

UJI KUALITAS FISIS PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK
MENJADI BAHAN BAKAR ALTERNATIF



Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)
Jurusan Fisika Pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Oleh :

NURHALIMA
NIM.60400111040

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, September 2015

Penyusun

NURHALIMA
NIM: 60400111040

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas Anugerah dan RahmatNya, Dzat yang telah memberi kekuatan dan keteguhan hati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Uji Kualitas Fisis Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif*”, sejuta shalawat dan salam kami hanturkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw, Rasul yang menjadi panutan sampai akhir masa, Skripsi ini selain membahas mengenai konsep juga membahas mengenai pandangan Islam. Sehingga, dapat membantu para pembaca agar dapat mengintegrasikan Ilmu Sains dengan pandangan Islam.

Skripsi ini disusun dalam rangka sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang teristimewa kepada kedua Orang tuaku **M. Arif** dan **Kalsumeng** sebagai sumber penyemangat terbesar dan sumber inspirasi dalam menggapai semua apa yang menjadi impian, sembah sujud sedalam-dalamnya serta terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan penuh cinta dan kasih sayang memberikan motivasi, dukungan serta doa restu, terima kasih telah menjadi panutan bagi penulis, yang telah membimbing dan mengiringi perjalanan hidup penulis hingga sekarang. Pada kesempatan ini pula dengan penuh rasa hormat penulis hanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr.H. Arifuddin Ahmad, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III dan seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama pendidikan.
3. Ibu Sahara S.Si.,M.Sc.,Ph.D Selaku Ketua Jurusan sekaligus Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan nasehat untuk membimbing penulis sejak dari penyusunan proposal hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si Selaku Sekertaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rahmaniah, S.Si., M.Si selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan aktivitas yang padat, memberikan ilmu, kritikan, saran, nasehat serta motivasi untuk membimbing penulis sejak dari penyusunan proposal hingga terselesainya skripsi ini,
6. Bapak Iswadi, S.Pd.,M.Si selaku penguji I yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Ria Rezki Hamzah, S.pd.,M.pd selaku penguji II yang telah memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Sohrah, M.Ag selaku penguji III yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Ibu Hernawati, S.Pd.,M.Pfis dan ibu Kurniati Abidin, S.Si., M.Si yang selalu memberi arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada Bapak dan Ibu Dosen jurusan Fisika yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang luas biasa, sehingga sangat besar manfaat dan pengetahuan yang luar biasa, sehingga sangat besar manfaat dan pengaruhnya bagi penulis.
11. Kepada kakak-kakak laboran fisika kak yani, kak muhtar, kak mun'im, kak ica, dan staf jurusan fisika kak inci dan kak tina yang selama ini sangat membantu penulis menjalani perkuliahan dan penelitian tugas akhir.
12. Kepada kakak-kakak laboran kimia kak rahma, kak isma, kak aeni, dan kak fitri, atas izin penelitian yang diberikan dan kesediaannya memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teristimewa untuk kakakku tercinta Munirah, om Tamrin, sepupu – sepupu ku serta tante-tenteku sebagai sumber penyemangat terbesar dan sumber inspirasi dalam menggapai semua apa yang menjadi impian.
14. Sahabatku tercinta Inna, Anna, Sakra, Riska, Erlin yang selalu menemani dan membantu penulis dalam melakukan penelitian baik yang berupa bantuan tenaga, pikiran, waktu, semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Teman seperjuangan Azmi, Ica, Wahyu, Afni, Ramadiah, Hafni, Aeni, , Tiwi, Tima, Ani, Yuna, Wardiman, Nuhlis, Nanda, Ros, Wiwi, Yana, Mabrur, Nita, Rama dan Wani serta seluruh teman mahasiswa Fisika 2011, Adik- adik 2012, 2013,dan 2014 yang tidak sempat penulis sebut satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan sampai saat ini.

15. Teman - teman di Pondok Nunu, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan selama penulis melakukan penelitian.
16. Teman – teman KKN angkatan 50 khususnya Desa Samangki, Ucu, fitri, Isna, kak daus, kak alam, fandi, Erwin, tika yang telah memberikan semangat dan doa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
17. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, besar harapan penulis kepada para pembaca atas kontribusinya baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT, tempat penulis memohon doa dan berharap semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi penulis sendiri serta dapat berguna bagi masyarakat. Amin.

Makassar, September 2015

Penulis

Nurhalima

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sampah	7
B. Plastik	9
C. Identifikasi Jenis Plastik	14
D. Sifat, Jenis dan Kegunaan Plastik	16
E. Pengolahan Limbah Plastik	18

F. Daur Ulang Sampah Plastik	20
G. Distilasi	21
H. Bahan Bakar	26
I. Pengujian Sampel	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	43
B. Alat dan Bahan	43
C. Prosedur Kerja	44
D. Desain Alat	48
E. Diagram Alir	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Uji Densitas	51
B. Uji Viskositas	53
C. Uji Nilai Kalor	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 : Jenis plastik, kode dan penggunaannya	10
Tabel II.2 : Jenis – Jenis dan Sifat Plastik Berdasarkan Tipenya.....	15
Tabel II.3 : Jenis – Jenis Plastik Berdasarkan Temperatur Leleh	15
Tabel II.4 : Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak.....	40
Tabel II.5 : Perbandingan unjuk kerja campuran minyak dari plastik dan solar.	41
Tabel II.6 : Konsumsi bahan bakar spesifik dan efisiensi termal	42
Tabel III.1 : Uji Densitas	45
Tabel III.2 : Uji Viskositas.....	46
Tabel III.3 : Uji Nilai Kalor	48
Tabel IV.1 : Standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : Nomor kode plastik	10
Gambar II.2: Jenis Plastik PET	11
Gambar II.3: Jenis Plastik HDPE	12
Gambar II.4: Jenis Plastik PVC	12
Gambar II.5: Jenis Plastik LDPE	13
Gambar II.6: Jenis Plastik PP	13
Gambar II.7: Jenis Plastik PS	14
Gambar II.8: Rangkaian Alat Distilasi Sederhana	23
Gambar II.9: Rangkaian Alat Distilasi Fraksionisasi	24
Gambar II.10: Rangkaian Alat Distilasi Uap	25
Gambar II.11: Rangkaian Alat Distilasi Vakum	26
Gambar II.12: Viskometer Ostwald	32
Gambar II.13: Viskometer Hoppler	33
Gambar II.14: Viskometer Cup dan Bob	33
Gambar II.15: Viskometer Cone dan Plate	34
Gambar II.16: Kalorimeter	34

DAFTAR GRAFIK

Gambar IV.1 : Pengujian Densitas Beberapa Jenis Plastik	51
Gambar IV.2 : Pengujian Viskositas Beberapa Jenis Plastik	53
Gambar IV.3 : Pengujian Nilai Kalor Beberapa Jenis Plastik	55

ABSTRAK

Nama : Nurhalima
Nim : 60400111040
Judul Skripsi : “Uji Kualitas Fisis Pengolahan Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah limbah plastik dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif dan untuk mengetahui kualitas fisis bahan bakar alternatif sampah plastik yang dihasilkan sebelum distilasi dan setelah distilasi. Penelitian ini dilakukan dengan proses pembakaran menggunakan alat yang didesain sendiri. Setelah proses pembakaran, minyak yang didapatkan dilakukan dengan pengujian parameter fisis yaitu densitas, viskositas dan nilai kalor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas fisis bahan bakar alternatif limbah plastik yaitu Untuk jenis plastik PET, HDPE, LDPE, PVC dan PP pada pengujian densitas hasil yang didapatkan sebelum dan setelah distilasi belum memenuhi standar bahan bakar. Hasil yang didapatkan pada pengujian nilai viskositas untuk jenis plastik PET, LDPE, PP dan PVC sebelum distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah. Sedangkan Untuk jenis plastik HDPE dan PP setelah distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah. Sedangkan hasil pengujian nilai kalor yang didapatkan untuk jenis plastik PET, HDPE, PVC, LDPE dan PP sebelum dan setelah distilasi belum memenuhi standar bahan bakar.

Kata Kunci : Limbah Plastik, Densitas, Viskositas, Nilai kalor, dan Bahan bakar Alternatif

ABSTRACT

Name : Nurhalima
Nim : 60400111040
Thesis title : “The Physical Quality Test Processing of Plastic Waste Into Alternative Fuels”.

This study aims to determine whether the plastic waste can be used as an alternative fuel and to determine the physical quality of alternative fuels plastic waste generated before distillation and after distillation. This study is done the combustion process using a tool designed himself. After the burning process, the oil obtained is done by testing physical parameters are density, viscosity and caloric value. The results showed that the physical quality of alternative fuels, namely plastic waste For this type of plastic PET, HDPE, LDPE, PVC and PP in density test results obtained before and after distillation not meet fuel standards. The results obtained on testing the viscosity value for the type of plastic PET, LDPE, PP and PVC before distillation including kerosene fuel standards. Whereas For this type of plastic HDPE and PP after distillation including kerosene fuel standards. While the test results obtained calorific values for the type of plastic PET, HDPE, PVC, LDPE and PP before and after distillation not meet fuel standards.

Keywords: Waste Plastics, density, viscosity, calorific value, and alternative fuels

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sampah plastik merupakan sebuah kendala terbesar di dunia pada umumnya, dan di Indonesia pada khususnya. Sampah plastik banyak ditemukan di kota-kota besar di Indonesia maupun di kota kecil dan tidak terkecuali di daerah perkampungan sekalipun. Hal ini disebabkan oleh pola konsumtif masyarakat Indonesia akan produk plastik semakin meningkat namun upaya untuk menangani limbah dari produk tersebut sangatlah minim. Sebagai tambahan, plastik baru bisa terurai setelah 100 tahun berada dalam tanah, bisa juga lebih, tergantung pada jenis plastiknya.

Tempat Penampungan Akhir sampah, yang diproduksi oleh penduduk kota Makassar, berlokasi di Tamangapa. Sejalan dengan perjalanan waktu, daya tampung TPA ini menjadi semakin terbatas. Timbunan sampah di TPA termaksud semakin menggunung karena belum dilakukannya pengolahan sampah yang dapat mengurangi volume sampah secara signifikan . Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah limbah plastik dapat dijadikan sebagai sumber bahan bakar alternatif dan untuk mengetahui kualitas fisis bahan bakar alternatif sampah plastik yang dihasilkan dengan 3 kali proses distilasi.

Karakteristik fisik sampah di TPA Tamangapa yang berupa komposisi sampah diperoleh sampah organik 80,71%, plastik 9,23%, kertas 7,03%, kain 0,03%,

kayu 0,17%, kaca 0,22%, kaleng/besi 2,12%, karet 0,50%. Sedang densitas atau pemadatan sampah yakni 0,19 kg/ltr..Dengan menggunakan nilai-nilai recovery factor, besarnya jumlah sampah kering yang dapat didaur ulang di TPA Tamangapa adalah sebagai berikut: sampah plastik 23,9 ton/hari, sampah kertas 14,6 ton/hari, sampah kaca 0,8 ton/hari, dan kaleng/besi 8,8 ton/hari. Jumlah total reduksi actual jenis-jenis sampah tersebut adalah 48,0 ton/hari. Sedangkan sampah basah/organik sebesar 334,3 ton/hari. Nilai ekonomi yang diperoleh yakni apabila diperhitungkan terhadap nilai upah minimum sebesar Rp. 850.000/bulan, nilai ekonomi sampah kering sebesar Rp. 86.050.000/hari, atau Rp 2,6 milyar/bulan, dapat menopang 3000 tenaga kerja. Apabila sampah basah diolah menjadi kompos, dapat diperoleh revenue total sebesar Rp. 161.275.000/hari atau Rp. 4,8 milyar/bulan. Nilai revenue ini mampu menghidupi 6000 orang.

Sejak ditemukan pertama kali pada tahun 1907, penggunaan plastik dan barang-barang berbahan dasar plastik semakin meningkat. Peningkatan penggunaan plastik ini merupakan konsekuensi dari berkembangnya teknologi, industri dan juga jumlah populasi penduduk. Di Indonesia, kebutuhan plastik terus meningkat hingga mengalami kenaikan rata-rata 200 ton per tahun. Tahun 2002, tercatat 1,9 juta ton, di tahun 2003 naik menjadi 2,1 juta ton, selanjutnya tahun 2004 naik lagi menjadi 2,3 juta ton per tahun. Di tahun 2010, 2,4 juta ton, dan pada tahun 2011, sudah meningkat menjadi 2,6 juta ton. Akibat dari peningkatan penggunaan plastik ini adalah bertambah pula sampah plastik. Berdasarkan asumsi Kementerian Lingkungan Hidup

(KLH), setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah per orang atau secara total sebanyak 189 ribu ton sampah/hari. Dari jumlah tersebut 15% berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu ton sampah plastik/hari (Untoro Budi Surono, 2013).

Berdasarkan hal tersebut dampak yang di timbulkan oleh sampah yang menumpuk akan menyebabkan kerusakan di bumi seperti banjir, dan menumpuknya sampah di mana – mana. Hal ini juga di jelaskan pada (QS Ar-Rum (30):41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Menurut tafsir Al- Mishbah pada ayat diatas di jelaskan kata “ Zhahara “ pada mulanya berarti telah terjadi kerusakan di muka bumi. Sehingga karena dia di permukaan maka menjadi nampak dan terang serta di ketahui dengan jelas. Sedangkan kata Al- fasad adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik jasmani, jiwa maupun hal – hal lain. Ayat ini pula menyebutkan tentang darat dan laut yang artinya daratan dan lautan menjadi arena kerusakan (fasad) yang hasilnya menyebabkan lingkungan menjadi kacau.

Berdasarkan tafsir Al- Mishbah tersebut, penulis beranggapan maksud dari ayat tersebut adalah telah terjadinya kerusakan di langit dan di bumi diakibatkan oleh manusia sendiri, misalnya membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar. Untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi perlu adanya solusi dalam penanganan masalah sampah ini salah satunya limbah plastik dijadikan sebagai bahan bakar alternatif.

Isu tentang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia menjadi masalah tersendiri bagi masyarakatnya. Hal ini sebenarnya, tidak perlu dikhawatirkan jika kita pandai untuk berinisiatif untuk menggantikan bahan bakar minyak (BBM) umumnya dengan alternatif lain yakni menggantikannya dengan bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif ini diperoleh dari hasil konversi limbah sampah plastik dengan bantuan alat sederhana yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif dari limbah sampah plastik yang diharapkan dapat menjadi sumber bahan bakar alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) umumnya yang persediaannya di alam semakin menipis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana limbah plastik dapat dijadikan sebagai sumber bahan bakar alternatif?

2. Bagaimana kualitas fisis bahan bakar alternatif sampah plastik yang dihasilkan sebelum distilasi dan setelah distilasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama yang dicapai dalam melaksanakan suatu penelitian. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah limbah plastik dapat dijadikan sebagai sumber bahan bakar alternatif.
2. Untuk mengetahui kualitas fisis bahan bakar alternatif sampah plastik yang dihasilkan sebelum distilasi dan setelah distilasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menginformasikan kepada masyarakat bahwa limbah plastik dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif.
2. Dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang bagaimana cara memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan bakar alternatif.
3. Dapat memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan.
4. Sebagai literatur bagi peneliti selanjutnya mengenai manfaat limbah plastik yang dapat dijadikan sebagai bahan bakar alternatif.

E. Ruang Lingkup

Jenis plastik yang digunakan pada penelitian ini yaitu PET (polyethylene terephthalate), HDPE (High-density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low-density Polyethylene) dan PP (Polypropylene). Adapun parameter yang di teliti yaitu: viskositas, densitas dan nilai kalor dari masing – masing sampel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Banyak material yang terdapat di bumi ini yang bisa dimanfaatkan selagi manusia mau memikirkannya, seperti pada penelitian ini membahas tentang pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif. Hal ini juga di jelaskan pada Q.S Ali Imran ayat 191 bahwa tidak ada sesuatu di bumi ini yang ciptakan oleh Allah SWT yang tidak bermanfaat.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقِيمَا عَذَابِ
النَّارِ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka.

Tafsir Al mishbah oleh M. Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas bahwa mereka orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan yang terus menerus mengingat Allah, dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil duduk atau berdiri atau dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan; Tuhan kami tiadalah engkau menciptakan alam raya dan segala isinya dengan sia-sia tanpa tujuan.

Berdasarkan tafsir tersebut, penulis beranggapan bahwa dalam kalimat “Tuhan kami tiadalah engkau menciptakan alam raya dan segala isinya dengan sia-sia tanpa tujuan” bermaksud sampah yang dalam hal ini adalah sesuatu yang sudah seleyaknya dibuang ternyata masih bisa dimanfaatkan salah satu contohnya adalah sampah plastik yang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

Berdasarkan sifatnya, sampah dapat di bedakan menjadi 2 jenis yaitu:

- a. Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos.
- b. Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersil atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah

anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton (<http://billyshare99.blogspot.com/2013/12/all-about-sampah.html>).

B. Plastik

Plastik merupakan salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) melalui proses kimia menjadi molekul besar (makromolekul atau polimer). Plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah karbon dan hidrogen. Plastik membentuk polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "monomer". Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semisintetik, namun ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik terbentuk dari kondensas organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Untuk membuat plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah Naphta, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Sebagai gambaran, untuk membuat 1 kg plastik memerlukan 1,75 kg minyak bumi , untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya maupun kebutuhan energi prosesnya (Kadir, 2012).

Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu Termoplastik dan Termosetting. Termoplastik merupakan jenis plastik yang bisa didaur ulang/dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Contoh: polietilen (PE), polistiren (PS), ABS, polikarbonat (PC). Termosetting merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur-

ulang/dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Contoh: resin epoksi, bakelit, resin melamin, urea formaldehida (Krisnadwi, 2013).

Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik di atas, thermoplastik adalah jenis yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan penggunaannya (lihat Gambar II.1 dan Tabel II.2).



Gambar II.1 Nomor kode plastik (Untoro Budi Suro, 2013).

Tabel II.1 Jenis plastik, kode dan penggunaannya

No. Kode	Jenis Plastik	Penggunaan
1.	PET (polyethylene terephthalate)	botol kemasan air mineral, botol minyak goreng, jus, botol sambal, botol obat, dan botol kosmetik
2.	HDPE (High-density Polyethylene)	botol obat, botol susu cair, jerigen pelumas, dan botol kosmetik
3.	PVC (Polyvinyl Chloride)	pipa selang air, pipa bangunan, mainan, taplak meja dari plastik, botol shampo, dan botol sambal.
4.	LDPE (Low-density Polyethylene)	kantong kresek, tutup plastik, plastik pembungkus daging beku, dan berbagai macam plastik tipis lainnya.
5.	PP (Polypropylene) atau Polypropene)	cup plastik, tutup botol dari plastik, mainan anak, dan margarine

6.	PS (Polystyrene)	kotak CD, sendok dan garpu plastik, gelas plastik, atau tempat makanan dari styrofoam, dan tempat makan plastik transparan
7.	Other (O), jenis Plastik lainnya selain dari no.1 hingga 6	botol susu bayi, plastik kemasan, gallon air minum, suku cadang mobil, alat-alat rumah tangga, komputer, alat-alat elektronik, sikat gigi, dan mainan lego

(Untoro Budi Surono, 2013).

1. PET (polyethylene Terephthalate) merupakan resin polyester yang tahan lama, kuat, ringan dan mudah dibentuk ketika panas. kepekatannya adalah sekitar 1,35 – 1,38 gram/cc, ini membuatnya kokoh, rumus molekulnya adalah $(-CO-C_6H_5-CO-O-CH_2-CH_2-O-)_n$.



Gambar II.2 Jenis Plastik PET

2. HDPE (High Density Polyethylene) adalah resin yang liat, kuat dan kaku yang berasal dari minyak bumi, yang sering dibentuk dengan cara meniupnya. Rumus molekulnya adalah $(-CH_2-CH_2-)_n$.



Gambar II.3 Jenis Plastik HDPE

3. PVC (Polyvinyl Chloride), rumus molekulnya adalah $(-CH_2-CHCl-)_n$. Ini merupakan resin yang liat dan keras yang tidak terpengaruh oleh zat kimia lain.



Gambar II.4 Jenis Plastik PVC

4. LDPE (Low Density Polyethylene) adalah plastik yang mudah dibentuk ketika panas, yang terbuat dari minyak bumi, dan rumus molekulnya adalah $(-CH_2-$

$(CH_2)_n$. Dia adalah resin yang keras, kuat dan tidak bereaksi terhadap zat kimia lainnya, kemungkinan merupakan plastik yang paling tinggi mutunya.



Gambar II.5 Jenis Plastik LDPE

5. PP (Polypropylene) merupakan plastik polymer yang mudah dibentuk ketika panas, rumus molekulnya adalah $(-CHCH_3-CH_2-)_n$. Yang lentur, keras dan resisten terhadap lemak.



Gambar II.6 Jenis Plastik PP

6. PS (Polystyrene) adalah plastik polymer yang mudah dibentuk bila dipanaskan, rumus molekulnya adalah $(-CHC_6H_5-CH_2-)_n$. Sangat kaku dalam suhu ruangan (Suharto, 2009).



Gambar II.7 Jenis Plastik PS

C. Identifikasi Jenis plastik

Pada tingkat bandar, lapak, dan sebagainya, masih saja kesulitan dalam membedakan jenis plastik sebab secara fisik banyak sekali kemiripan fisik walaupun sebenarnya berupa jenis plastik yang berbeda. Untuk kemasan produk yang dapat didaur ulang terdapat tanda tiga anak panah melingkar dan didalamnya memiliki nomor tertentu dari angka 1 sampai 7 sesuai dengan jenis masing-masing plastik. Untuk itu akan diidentifikasi atas produk yang ada berdasarkan jenis polimer pembentuknya, yaitu:

1. PET (Polyethylene Terephthalate), dengan tanda angka 1.
2. HDPE (High Density Polyethylene), dengan tanda angka 2.

3. LDPE (Low Density Polyethylene), dengan tanda angka 3.
4. PVC (Polyvinyl Chloride), dengan tanda angka 4.
5. PP (Polypropylene), dengan tanda angka 5.
6. PS (Polystyrene), dengan tanda angka 6.
7. Other, dengan tanda angka 7.

Tabel II.2 Jenis – Jenis dan Sifat Plastik Berdasarkan Tipenya

Jenis Plastik	Media Air	Media Minyak
PET (polyethylene terephthalate)	Terapung	Terapung
HDPE (High-density Polyethylene)	Terapung	Terapung
PVC (Polyvinyl Chloride)	Tenggelam	Tenggelam
LDPE (Low-density Polyethylene)	Terapung	Terapung
PP (Polypropylene)	Tenggelam	Tenggelam
PS (Polystyrene)	Terapung	Terapung

Sumber: (Kadir, 2012)

Tabel II.3 Jenis – Jenis Plastik Berdasarkan Temperatur Leleh

Jenis Plastik	T_{leleh}
PET (polyethylene terephthalate)	70°C - 80°C
HDPE (High-density Polyethylene)	70°C - 80°C
PVC (Polyvinyl Chloride)	70°C - 100°C
LDPE (Low-density Polyethylene)	70°C - 80°C
PP (Polypropylene)	60°C - 70°C
PS (Polystyrene)	80°C - 95°C

Sumber: (Kadir, 2012)

Plastik dibagi menjadi dua klasifikasi utama berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kegunaannya yaitu plastik komoditi dan plastik teknik. Plastik komoditi dicirikan dengan volumenya yang tinggi dan harga yang murah, mereka sering digunakan dalam bentuk barang yang bersifat pakai buang (*disposable*) seperti lapisan pengemas. Plastik teknik lebih mahal harganya dan volumenya lebih rendah, tetapi memiliki sifat mekanik yang unggul dan daya tahan yang lebih baik. Plastik komoditi yang utama adalah polietilena, polipropilena, poli(vinil klorida), dan polistirena. Plastik teknik yang utama adalah poliamida, polikarbonat, poliester dan sebagainya. Hampir semua plastik yang disebutkan merupakan termoplastik (Kadir, 2012)

D. Sifat, Jenis dan Kegunaan Plastik

Masing-masing plastik memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda-beda. Adapun macam-macam dari plastik itu sendiri adalah sebagai berikut :

1. PET (Polyethylene Terephthalate)

PET bersifat jernih, kuat, tahan bahan kimia dan panas, serta mempunyai sifat elektrik baik yang Jika. Pemakaiannya dilakukan secara berulang, terutama menampung air panas, lapisan polimer botol meleleh mengeluarkan zat karsinogenik dan dapat menyebabkan Kanker.” PET digunakan sebagai pembungkus minuman berkarbonasi (soda), botol juice buah, peralatan tidur dan fiber tekstil. PET memiliki sifat tidak tahan panas, keras, tembus cahaya (transparan), memiliki titik leleh 85°C.

2. PP (*PolyPropylene*)

Polypropylene merupakan plastik polymer yang mudah dibentuk ketika panas, rumus molekulnya adalah $(-\text{CHCH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_2)_n$.” PP sendiri memiliki sifat yang tahan terhadap bahan kimia atau *Chemical Resistance* namun ketahanan pukul atau *Impact Strength* rendah, transparan dan memiliki titik leleh 165°C . PP banyak digunakan pada kantong plastik, film, mainan, ember dan komponen-komponen otomotif.

3. PE (*PolyEtylene*)

PE memiliki monomer etena ($\text{CH}_2 = \text{CH}_2$), PE bila ditinjau dari jenis rantai karbonnya ada dua macam yaitu Polyetylene linier dan Polyetylene bercabang. PE memiliki sifat-sifat diantaranya adalah permukaannya licin, tidak tahan panas, fleksibel, transparan/tidak dan memiliki titik leleh sebesar 115°C . Maka dari itulah PE banyak digunakan sebagai kantong plastik, botol plastik, cetakan, film dan pada dunia modern digunakan untuk pembungkus kabel.

4. PVC (*Polyvinyl Chloride*)

PVC adalah Polyvinyl Chloride – Rumus molekulnya adalah $(-\text{CH}_2-\text{CHCl}-\text{CH}_2-\text{CHCl}-)_n$. Ini merupakan resin yang liat dan keras yang tidak terpengaruh oleh zat kimia lain.” Sifat dari PVC ini sendiri adalah keras, kaku, dapat bersatu dengan pelarut, memiliki titik leleh $70^\circ-140^\circ\text{C}$. Kegunaan dalam kehidupan adalah sebagai pipa plastik (paralon), peralatan kelistrikan, dashboard mobil, atap bangunan dan lain-lain.

5. PS (*Poly Styrene*)

Mengandung bahan Styrene yang berbahaya untuk kesehatan otak, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi dan sistem saraf.” Sifat-sifat yang dimiliki oleh PS adalah kaku, mudah patah, tidak buram dan memiliki titik leleh 95°C. PS banyak digunakan sebagai penggaris plastik, cardridge printer, rambu-rambu lalu lintas dan gantungan baju (<http://charis7512.blogspot.co.id/2014/05/bahan-plastik-pengetahuan-bahan-teknik.html>).

E. Pengolahan Limbah Plastik

a. Pengumpulan Sampah Plastik

Pengumpulan sampah plastik dilakukan dengan melibatkan beberapa lembaga informal yaitu pemulung, lapak, dan bandar. Pelaku daur ulang sampah plastik biasanya mengumpulkan sampah plastik untuk selanjutnya diperjualbelikan hingga berakhir pada industri daur ulang sampah plastik. Pemulung biasanya mengambil sampah plastik dari tempat sampah, TPS maupun langsung di TPA. Para pemulung biasanya mengambil jenis sampah kering yang masih dapat dijual lagi seperti kardus, kertas, kaleng, botol kaca, dan lainnya. Selain pemulung, untuk mengumpulkan sampah pemerintah kota telah menyediakan gerobak sampah. Gerobak sampah ini digunakan untuk mengambil sampah di berbagai tempat.

b. Pemilahan Sampah Plastik

Pemilahan sampah plastik yang dilakukan saat ini masih dilakukan oleh pelaku daur ulang yang pertama yaitu pemulung/perangkas. Pemulung/perangkas biasanya mulai memilah sampah menurut jenisnya langsung di tempat sampah atau di TPS. Salah satu hal yang menyulitkan pelaku daur ulang sampah adalah masih tercampurnya berbagai jenis sampah sehingga tidak jarang terjadi kontaminasi terhadap sampah plastik. Hal inilah yang menyebabkan adanya aktivitas tambahan di tingkat lapak maupun bandar dalam melakukan daur ulang terhadap sampah plastik. Aktivitas tambahan ini berupa aktivitas pencucian sampah plastik dari bahan/kotoran yang melekat pada plastik. Kotoran ini apabila tidak dibersihkan akan menyebabkan kontaminasi dalam proses daur ulang plastik, yang pada akhirnya menyebabkan kualitas plastik daur ulang menjadi rendah, dan bahkan tidak jarang pula sampah plastik menjadi tidak dapat diaur ulang. Dalam upayanya memisahkan jenis sampah antara sampah basah dan sampah kering, pemerintah telah memasang di banyak tempat, terutama di pinggir jalan, tempat sampah yang langsung membagi menjadi dua (2) jenis sampah (sampah basah dan kering) (Irma Hardi Pratiwi, 2007).

Proses Pengolahan limbah listrik menjadi penggerak mesin meliputi beberapa tahapan / proses yaitu:

1. Proses Pirolisis

Pirolisis adalah teknik pembakaran sampah (limbah plastik) tanpa O_2 dan dilakukan pada suhu tinggi yaitu antara $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ sampai $1000\text{ }^{\circ}\text{C}$. Teknik ini mampu menghasilkan gas pembakaran yang berguna dan aman bagi lingkungan. Teknologi

pirolisis ini dapat di katakan sebagai metode yang ramah lingkungan sebab produk akhirnya menghasilkan CO₂ dan H₂O, yang merupakan gas non toksik. Proses pirolisis menghasilkan senyawa – senyawa hidrokarbon cair mulai dari C₁ hingga C₄ dan senyawa rantai panjang seperti parafin dan olefin.

2. Proses Hydrotreating / Hydrocracking

Yaitu proses penyulingan untuk memisahkan unsur – unsur yang di hasilkan pada proses pirolisis. Proses ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan senyawa aromatik dan senyawa polar.

3. Proses Hidro – Isomerisasi

Pada proses ini di gunakan katalis khusus yang berfungsi menjadikan molekul – molekul isomer mempunyai viskositas yang tinggi (Rahyani Ermawati, 2011).

F. Daur Ulang Sampah Plastik

Proses daur ulang plastik menjadi salah satu proses untuk mengurangi sampah di TPA. Namun hanya daur ulang jenis plastik tertentu yang selama ini dimanfaatkan. Padahal ada banyak alternatif proses daur ulang yang lebih menjanjikan dan berprospek ke depan. Salah satunya konversi sampah plastik menjadi minyak setara bensin dan solar. Itu bisa dilakukan karena pada dasarnya plastik berasal dari minyak bumi, sehingga tinggal dikembalikan ke bentuk semula. Penanganan sampah plastik yang efektif adalah memutus rantai polimer (fraksinasi). Metode pemecahan rantai polimer yang sudah dikenal salah satunya adalah pirolisis. Beberapa penelitian tentang konversi sampah plastik menjadi produk cair berkualitas bahan bakar, telah

dilakukan dan menunjukkan hasil yang cukup prospektif untuk dikembangkan (Tinton Norsujianto dkk, 2013).

G. *Distilasi*

Distilasi pertama kali ditemukan oleh kimiawan Yunani sekitar abad pertama masehi yang akhirnya perkembangannya dipicu terutama oleh tingginya permintaan akan spiritus. Hypathia dari Alexandria dipercaya telah menemukan rangkaian alat untuk distilasi dan Zosimus dari Alexandria-lah yang telah berhasil menggambarkan secara akurat tentang proses distilasi sekitar abad ke-4. Bentuk modern distilasi pertama kali ditemukan oleh ahli-ahli kimia Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama oleh Al-Razi pada pemisahan alkohol menjadi senyawa yang relatif murni melalui alat alembik, bahkan desain ini menjadi semacam inspirasi yang memungkinkan rancangan distilasi skala mikro, The Hickman Stillhead dapat terwujud. Tulisan oleh Jabir Ibnu Hayyan (721-815) yang lebih dikenal dengan Ibnu Jabir menyebutkan tentang uap anggur yang dapat terbakar, ia juga telah menemukan banyak peralatan dan proses kimia yang bahkan masih banyak dipakai sampai saat ini. Kemudian teknik penyulingan diuraikan dengan jelas oleh Al-Kindi (801-873) (<https://id.wikipedia.org/wiki/Distilasi>).

Distilasi atau penyulingan adalah sebuah metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap (volatilitas) bahan atau didefinisikan juga teknik pemisahan kimia yang berdasarkan perbedaan titik didih. Dalam proses penyulingan, campuran atau larutan zat yang dididihkan hingga


menguap, selanjutnya uap ini didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dahulu (<http://emalovetasari.blogspot.com/2013/04/pengertian-distilasi.html>).

Proses distilasi diawali dengan pemanasan, sehingga zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap. Uap tersebut bergerak menuju kondenser yaitu pendingin, proses pendinginan terjadi karena kita mengalirkan air kedalam dinding (bagian luar condenser), sehingga uap yang dihasilkan akan kembali cair. Proses ini berjalan terus menerus dan akhirnya kita dapat memisahkan seluruh senyawa-senyawa yang ada dalam campuran homogen tersebut (lukmanarifin5.blogspot.com/2013/05/ekstraksi-minyak-atsiri-daun-kayu-putih.html).

Ada 4 jenis distilasi, yaitu distilasi sederhana, distilasi fraksionasi, distilasi uap, dan distilasi vakum yaitu bsebagai berikut:

1. Distilasi Sederhana


Pada distilasi sederhana, dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih yang jauh atau dengan salah satu komponen bersifat volatil. Jika campuran dipanaskan maka komponen yang titik didihnya lebih rendah akan menguap lebih dulu. Selain perbedaan titik didih, juga perbedaan kevolatilan, yaitu kecenderungan sebuah substansi untuk menjadi gas. Distilasi ini dilakukan pada tekanan atmosfer. Aplikasi distilasi sederhana digunakan untuk memisahkan campuran air dan alkohol.



Gambar II.8 Rangkaian Alat Distilasi Sederhana

2. Distilasi Fraksionisasi

Fungsi distilasi fraksionasi adalah memisahkan komponen-komponen cair, dua atau lebih, dari suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Distilasi ini juga dapat digunakan untuk campuran dengan perbedaan titik didih kurang dari $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ dan bekerja pada tekanan atmosfer atau dengan tekanan rendah. Aplikasi dari distilasi jenis ini digunakan pada industri minyak mentah, untuk memisahkan komponen-komponen dalam minyak mentah. Perbedaan distilasi fraksionasi dan distilasi sederhana adalah adanya kolom fraksionasi. Di kolom ini terjadi pemanasan secara bertahap dengan suhu yang berbeda-beda pada setiap platnya. Pemanasan yang berbeda-beda ini bertujuan untuk pemurnian distilat yang lebih dari plat-plat di bawahnya. Semakin ke atas, semakin tidak volatil cairannya.




Gambar II.9 Rangkaian Alat Distilasi Fraksionisasi

3. Distilasi Uap

Distilasi uap digunakan pada campuran senyawa-senyawa yang memiliki titik didih mencapai $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ atau lebih. Distilasi uap dapat menguapkan senyawa-senyawa ini dengan suhu mendekati $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ dalam tekanan atmosfer dengan menggunakan uap atau air mendidih. Sifat yang fundamental dari distilasi uap adalah dapat mendistilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Selain itu distilasi uap dapat digunakan untuk campuran yang tidak larut dalam air di semua temperatur, tapi dapat didistilasi dengan air. Aplikasi dari distilasi uap adalah untuk mengekstrak beberapa produk alam seperti minyak eucalyptus dari eucalyptus, minyak citrus dari lemon atau jeruk, dan untuk ekstraksi minyak parfum dari tumbuhan. Campuran dipanaskan melalui uap air yang dialirkan ke dalam campuran


dan mungkin ditambah juga dengan pemanasan. Uap dari campuran akan naik ke atas menuju ke kondensor dan akhirnya masuk ke labu distilat.



Gambar II.10 Rangkaian Alat Distilasi Uap

4. Distilasi Vakum

Distilasi vakum biasanya digunakan jika senyawa yang ingin didistilasi tidak stabil, dengan pengertian dapat terdekomposisi sebelum atau mendekati titik didihnya atau campuran yang memiliki titik didih di atas 150 °C. Metode distilasi ini tidak dapat digunakan pada pelarut dengan titik didih yang rendah jika kondensornya menggunakan air dingin, karena komponen yang menguap tidak dapat dikondensasi oleh air. Untuk mengurangi tekanan digunakan pompa vakum atau aspirator. Aspirator berfungsi sebagai penurun tekanan pada sistem distilasi ini. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Distilasi>).



Gambar II.11 Rangkaian Alat Distilasi Vakum

H. Bahan Bakar

a. Solar

Solar merupakan salah satu jenis bahan bakar yang berasal dari hasil penyulingan minyak bumi. Bahan bakar solar memiliki warna jernih dari kuning dan coklat. Mesin yang biasa menggunakan bahan bakar jenis ini adalah mesin diesel yang memiliki daya putaran yang tinggi yaitu putaran di atas 1000 RPM. Ada beberapa kandungan kimia pada bahan bakar solar begitu juga kandungan – kandungan lainnya. Zat – zat yang terkandung di dalam bahan bakar solar di antaranya senyawa hidrokarbon dan nonhidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yang terkandung di antaranya Naftenik, Olefin, Prafinik, dan juga aromatik. Senyawa nonhidrokarbon yang terkandung di dalam bahan bakar solar di antaranya O, N, dan S (yang termasuk senyawa dalam logam), dan nikel, vanadium dan besi (yang termasuk

senyawa logam) (<http://www.bimbingan.org/kandungan-kimia-pada-bahan-bakar-solar.htm>).

b. Bensin

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat. Secara sederhana, bensin tersusun dari hidrokarbon rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11. Dengan kata lain, bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai. Jika bensin dibakar pada kondisi ideal dengan oksigen berlimpah, maka akan dihasilkan CO₂, H₂O, dan energi panas. Setiap kg bensin mengandung 42.4 MJ. Bensin dibuat dari minyak mentah, cairan berwarna hitam yang dipompa dari perut bumi dan biasa disebut dengan petroleum. Cairan ini mengandung hidrokarbon; atom-atom karbon dalam minyak mentah ini berhubungan satu dengan yang lainnya dengan cara membentuk rantai yang panjangnya yang berbeda-beda. Molekul hidrokarbon dengan panjang yang berbeda akan memiliki sifat yang berbeda pula. CH₄ (metana) merupakan molekul paling “ringan”; bertambahnya atom C dalam rantai tersebut akan membuatnya semakin “berat”. Empat molekul pertama hidrokarbon adalah metana, etana, propana, dan butana. Dalam temperatur dan tekanan kamar, keempatnya berwujud gas, dengan titik didih masing-masing -107, -67, -43 dan -18 derajat C. Berikutnya, dari C5 sampai dengan C18 berwujud cair, dan mulai dari C19 ke atas berwujud padat (<http://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>).

c. Minyak Tanah

Minyak tanah (minyak gas; bahasa Inggris: kerosene atau paraffin) adalah cairan hidrokarbon yang tak berwarna dan mudah terbakar. Dia diperoleh dengan cara distilasi fraksional dari petroleum pada 150 °C dan 275 °C (rantai karbon dari C₁₂ sampai C₁₅). Biasanya, minyak tanah didistilasi langsung dari minyak mentah membutuhkan perawatan khusus, dalam sebuah unit Merox atau hidrotreater, untuk mengurangi kadar belerang dan pengaratannya. Minyak tanah dapat juga diproduksi oleh hidrocracker, yang digunakan untuk memperbaiki kualitas bagian dari minyak mentah yang akan bagus untuk bahan bakar minyak. Biasanya, minyak tanah didistilasi langsung dari minyak mentah membutuhkan perawatan khusus, dalam sebuah unit Merox atau hidrotreater, untuk mengurangi kadar belerang dan pengaratannya. Minyak tanah dapat juga diproduksi oleh hidrocracker, yang digunakan untuk memperbaiki kualitas bagian dari minyak mentah yang akan bagus untuk bahan bakar minyak (http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_tanah)

I. Pengujian Sampel

a. Densitas

Densitas (massa jenis) adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Massa jenis rata-rata suatu benda adalah total massa dibagi dengan total volumenya. Sebuah benda yang memiliki massa jenis yang lebih tinggi akan memiliki volume yang lebih rendah daripada benda bermassa sama yang memiliki massa jenis

lebih rendah. Satuan SI massa jenis adalah kg/m^3 . Massa jenis berfungsi untuk menentukan suatu zat karena setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda. Suatu zat berapapun massanya dan berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama.

Massa jenis merupakan ciri khas setiap zat. Oleh karena itu zat yang berbeda jenisnya pasti memiliki massa jenis yang berbeda pula. Massa jenis zat tidak dipengaruhi oleh bentuk dan volume. Jadi, apabila dibuat dari bahan yang sama, suatu benda akan memiliki massa jenis yang sama. Massa jenis zat dapat diukur. Secara matematis, massa jenis zat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut.

$$\rho = \frac{m}{v} \quad \text{II.1}$$

Dimana:

ρ = massa jenis (kg/m^3)

m = massa (kg)

v = volume (m^3) (Joko Santoso, 2010).

b. Viskositas

Viskositas (Kekentalan) suatu fluida adalah sifat yang menentukan besar gaya geser. Kekentalan terutama diakibatkan oleh saling berpengaruh antara molekul – molekul fluida (Herman Widodo Sumitro, 1984).

Viskositas adalah gesekan internal fluida. Gaya viskos melawan gerakan sebagian fluida relatif terhadap yang lain. Viskositas adalah suatu pernyataan “tahanan untuk mengalir” dari suatu sistem yang mendapatkan suatu tekanan. Makin kental suatu cairan, makin besar gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya mengalir pada kecepatan tertentu. Viskositas fluida dinotasikan dengan (η) sebagai rasio tegangan geser (Stefan Raharjo Nugroho, 2012).

Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Kekentalan merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir cepat, sedangkan lainnya mengalir secara lambat. Cairan yang mengalir cepat seperti air, alkohol dan bensin mempunyai viskositas kecil. Sedangkan cairan yang mengalir lambat seperti gliserin, minyak castor dan madu mempunyai viskositas besar.

Secara Umum, pada setiap aliran, lapisan-lapisan berpindah pada kecepatan yang berbeda-beda dan viskositas fluida meningkat dari tekanan geser antara lapisan yang secara pasti melawan setiap gaya yang diberikan. Hubungan antara tekanan geser dan gradiasi kecepatan dapat diperoleh dengan mempertimbangkan dua lempeng secara dekat dipisahkan dengan jarak y , dan dipisahkan oleh unsur homogen. Asumsikan bahwa lempeng sangat besar dengan luas penampang A , dan efek samping dapat diabaikan, dan lempeng yang lebih rendah tetap, anggap gaya F dapat diterapkan pada lempeng atas. Jika gaya ini menyebabkan unsur antara lempeng

mengalami aliran geser dengan gradien kecepatan u/y , unsur disebut fluida (<https://id.wikipedia.org/wiki/Viskositas>).

Pada hukum aliran viskositas, Newton menyatakan hubungan antara gaya – gaya mekanika dari suatu aliran viskos sebagai : Geseran dalam (viskositas) fluida adalah konstan sehubungan dengan gesekannya. Hubungan tersebut berlaku untuk fluida Newtonian, dimana perbandingan antara tegangan geser (s) dengan kecepatan geser (g) nya konstan. Parameter inilah yang disebut dengan viskositas. Aliran viskositas dapat digambarkan dengan dua buah bidang sejajar yang dilapisi fluida tipis diantara kedua bidang tersebut. Suatu bidang permukaan bawah yang tetap dibatasi oleh lapisan fluida setebal h , sejajar dengan suatu bidang permukaan atas yang bergerak seluas A . Jika bidang bagian atas itu ringan, yang berarti tidak memberikan beban pada lapisan fluida dibawahnya, maka tidak ada gaya tekan yang bekerja pada lapisan fluida.

Cara menentukan viskositas suatu zat menggunakan alat yang dinamakan viskometer. Ada beberapa tipe viskometer yang biasa digunakan antara lain :

1. Viskometer kapiler / Ostwald

Viskositas dari cairan yang ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk lewat antara 2 tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer Ostwald. Waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan

dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui (biasanya air) untuk lewat 2 tanda tersebut.



Gambar II.12 Viskometer Ostwald

2. Viskometer Hoppler

Berdasarkan hukum Stokes pada kecepatan bola maksimum, terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek = gaya berat – gaya archimides. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkanz bola (yang terbuat dari kaca) melalui tabung gelas yang berisi zat cair yang diselidiki. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga resiprok sampel.



Gambar II.13 Viskometer Hoppler

3. Viskometer Cup dan Bob

Prinsip kerjanya sampel digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup dimana bob masuk persis ditengah-tengah. Kelemahan viscometer ini adalah terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tube sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentras ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Hal ini disebut aliran sumbat.



Gambar II.14 Viskometer Cup dan Bob

4. Viskometer Cone dan Plate

Cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan ditengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruang semitransparan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar (<https://bangkit13.wordpress.com/bahan-kuliah/laporan/fisika/viskometer-stokes>)



Gambar II.15 Viskometer Cone dan Plate

Rumus untuk viskositas yaitu sebagai berikut:

$$\frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2} \quad \text{II.2}$$

Keterangan:

η = Viskositas (Pa-s)

ρ = Massa Jenis (kg/m^3)

t = Waktu (sekon)

c. Nilai Kalor

Nilai kalor rendah (LHV, *Lower Heating Value*) adalah jumlah energi yang dilepaskan dalam proses pembakaran suatu bahan bakar dimana kalor laten dari uap air tidak diperhitungkan atau setelah terbakar temperatur gas pembakaran dibuat 150°C. Pada temperatur ini air berada dalam kondisi fasa uap. Jika jumlah kalor laten uap air diperhitungkan atau setelah terbakar temperatur gas hasil pembakaran dibuat 25°C maka akan diperoleh nilai kalor atas (HHV, *High Heating Value*). Pada temperatur ini air akan berada dalam kondisi fasa cair.

Nilai kalor bahan bakar dapat diketahui dengan menggunakan kalorimeter. Bahan bakar yang akan diuji nilai kalornya dibakar menggunakan kumparan kawat yang dialiri arus listrik dalam bilik yang disebut bom dan ditenamkan di dalam air. Bahan bakar yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan kalor, hal ini menyebabkan suhu kalorimeter naik. Untuk menjaga agar panas yang dihasilkan dari reaksi bahan bakar dengan oksigen tidak menyebar ke lingkungan luar maka kalorimeter dilapisi oleh bahan yang berisifat *isolator*. Untuk mengetahui nilai kalor dari bahan bakar tersebut dihitung menggunakan rumus:

$$Q = m.c.(T_f - T_i) \quad \text{II.3}$$

Keterangan :

Q = Kalor yang diperlukan (J)

m = Massa bahan yang digunakan (gr)

c = Kalor jenis bahan (J/gr^oC)

T_f = Suhu akhir (°C)

T_i = Suhu awal (°C)

Untuk menaikkan suhu benda diperlukan kalor yang bergantung pada beberapa faktor dibawah ini :

1. Massa Benda, jenis benda yang sama tetapi massanya berbeda jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama ternyata besarnya berbeda. Artinya, semakin besar massa benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tersebut. Semakin besar massa benda maka kalor yang diterima untuk didistribusikan guna menambah tenaga gerak molekul atau atom menjadi lebih banyak. Jadi semakin besar massa benda memerlukan lebih banyak kalor untuk menaikkan suhu bila dibanding benda bermassa kecil. Hal ini ditandai oleh lebih lambatnya kenaikan suhu pada benda bermassa besar. Dengan demikian, jumlah kalor yang diperlukan sebanding dengan massa bendanya.
2. Jenis Benda, jenis benda yang berbeda tetapi massanya sama, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu yang sama ternyata besarnya berbeda. Benda tertentu memiliki massa jenis tertentu sehingga jumlah atom atau molekul per gramnya juga tertentu. Energi untuk menaikkan suhu 1°C pada 1 kg air sebesar lima kali dibanding aluminium. Dijelaskan bahwa air memiliki

kapasitas untuk menyerap dan menyimpan kalor lima kali lebih besar dibanding aluminium. Dengan demikian, jumlah kalor yang diperlukan bergantung pada jenis bendanya.

3. Kenaikan Suhu, Jumlah kalor yang diberikan besarnya sebanding dengan kenaikan (perubahan) suhu benda. Artinya, makin banyak kalor yang diberikan kepada benda, semakin besar pula kenaikan suhu benda tersebut. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda sebesar 10°C senilai dengan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1°C pada massa dan jenis benda yang sama. Jelaslah pada peristiwa kenaikan suhu benda karena benda mendapat tambahan kalor, mengenal tetapan baru yang bergantung pada jenis benda. Tetapan itu disebut kapasitas kalor jenis (Bambang Murdaka Eka Jati, 2008).

Berdasarkan hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jika kalor hilang akibat pancaran dianggap tidak ada, maka semua kalor yang ditimbulkan oleh arus listrik diterima oleh kalorimeter beserta isinya. Kalor yang ditimbulkan oleh arus listrik diterima oleh kalorimeter dan air. Adapun kalor yang ditimbulkan oleh arus listrik adalah :

$$J = \frac{V \cdot I \cdot t}{Q} \quad \text{II.4}$$

$$\text{Dengan } Q = m_k c_k (T_2 - T_1) + (m_2 - m_1) c_2 (T_2 - T_1) + m_3 c_3 (T' - T_2) \quad \text{II.5}$$

Keterangan :

m_k = Massa kalorimeter ditambah pengaduk (gr)

m_2 = Massa kalorimeter ditambah air (gr)

m_3 = Massa bahan (gr)

c_k = Kalor jenis kalorimeter (kalori/gr^oC)

c_2 = Kalor jenis air (kalori/gr^oC)

c_3 = Kalor jenis bahan (kalori/gr^oC)

T_1 = Suhu mula-mula (^oC)

T_2 = Suhu akhir (^oC)

T' = Suhu campuran (^oC)

t = Lama arus mengalir melewati kawat hambatan (s)

I = Kuat arus yang mengalir (A)

V = Beda potensial ujung kumparan (V)

J = Tara kalor mekanik dengan cara listrik

(Paul A. Tipler, 1998).

Kalorimeter adalah alat untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Adapun prinsip kerja dari kalorimeter ialah Kalorimeter terdiri dari bejana logam yang jenisnya telah

diketahui, dinding penyekat dari isolator untuk mencegah terjadinya perambatan kalor ke lingkungan sekitar, termometer dan pengaduk. Bejana logam yang berisi air yang suhu awalnya dapat diketahui dari termometer. Bila bahan yang belum diketahui kalor jenisnya, dipanaskan terlebih dulu kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter dengan cepat, maka kalor jenis bahan tersebut dapat dihitung.



Gambar II.16 Kalorimeter

Untuk mempercepat terciptanya keseimbangan termal, bersamaan dengan dimasukkannya bahan ke dalam kalorimeter, air dalam bejana diaduk. Keseimbangan termal terjadi jika suhu yang ditunjukkan oleh termometer sudah konstan. Pada saat terjadi keseimbangan termal itulah kalor jenis bahan dapat dihitung berdasarkan asas Black.

Berdasarkan jenisnya, kalorimeter dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Kalorimeter Bom, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor (nilai kalori) yang dibebaskan pada pembakaran sempurna (dalam O_2 berlebih)

suatu senyawa, bahan makanan, bahan bakar. Sejumlah sampel ditempatkan pada tabung beroksigen yang tercelup dalam medium penyerap kalor (kalorimeter), dan sampel akan terbakar oleh api listrik dari kawat logam terpasang dalam tabung.

2. Kalorimeter Larutan, merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat pada reaksi kimia dalam sistem larutan misalnya reaksi netralisasi asam-basa/netralisasi, pelarutan dan pengendapan. Pada dasarnya, kalor yang dibebaskan/diserap menyebabkan perubahan suhu pada kalorimeter. Berdasarkan perubahan suhu per kuantitas pereaksi kemudian dihitung kalor reaksi dari reaksi sistem larutan tersebut. Dewasa ini, kalorimeter larutan dengan ketelitian cukup tinggi dapat diperoleh di pasaran. Pada kalorimeter ini, kalor reaksi sama dengan jumlah kalor yang diserap/dilepaskan larutan sedangkan kalor yang diserap oleh gelas dan lingkungan (Nova Nurfauziawati, 2010).

Tabel II.4 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak

No.	Parameter	Minyak Solar
1.	Viskositas (Pa-s)	815
2.	Densitas (kg/m^3)	2,0
3.	Nilai kalor (kJ/kg)	7020

No.	Parameter	Bensin
1.	Viskositas (Pa-s)	0,652
2.	Densitas (kg/m^3)	715
3.	Nilai kalor (kJ/kg)	47,3

No.	Parameter	Minyak Tanah
1.	Viskositas (Pa-s)	0,294 -3,34
2.	Densitas (kg/m ³)	0,78 – 0,81
3.	Nilai kalor (kJ/kg)	43

Sumber: (SNI 7390, 2008).

Berdasarkan jurnal yang di tulis oleh Untoro Budi Surono dengan judul berbagai metode konversi sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, menjelaskan bahwa dengan mengubah sampah plastik jenis PVC menjadi bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak dari plastik PVC ini mempunyai densitas 7% lebih tinggi dari solar. Demikian juga dengan viskositasnya, lebih tinggi 300% dibanding solar. Selanjutnya bahan bakar minyak yang berasal dari sampah plastik tersebut dicampur dengan solar. Campuran bahan bakar ini diuji coba pada mesin diesel satu silinder. Unjuk kerja yang diamati antara lain konsumsi bahan bakar, konsumsi bahan bakar spesifik dan efisiensi termal. Hasil dari uji coba tersebut seperti tabel berikut:

Tabel II.5 Perbandingan unjuk kerja campuran minyak dari plastik dan solar

Unjuk kerja	Minyak dari plastik dan solar	Solar
Konsumsi bahan bakar (kg/jam)	0,61	0,69
Konsumsi bahan bakar spesifik (kg/kWjam)	0,32	0,37
Efisiensi termal (%)	27,4	22,5

Sumber : (Untoro Budi Surono. 2013).

Penelitian dilakukan dengan dua variasi campuran, yaitu dengan prosentase minyak dari sampah plastik 20 % dan 40 % . Penelitian ini menggunakan mesin diesel satu silinder. Perbandingan sifat minyak dari sampah plastik dan solar dapat dilihat pada tabel II.5. Sedangkan unjuk kerja yang diamati antara lain konsumsi

bahan bakar, konsumsi bahan bakar spesifik dan efisiensi termal. Dari uji coba diperoleh hasil seperti terlihat pada tabel II.6.

Sifat	Minyak dari sampah plastik	solar
Densitas pada 30°C, g/cc	0,793	0,83 - 0,88
Nilai kalor, kJ/kg	41858	46500
Viskositas kinematis, cst	2,149	5
Cetane number	51	55
Flash point, °C	40	50
Fire point, °C	45	56
Kandungan sulfur, %	< 0,002	< 0,035

(Untoro Budi Surono,2013)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini di laksanakan pada bulan April 2015 – Agustus 2015, Pengambilan sampel di TPA Antang, pembuatan sampel dilakukan di Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone dan pengujian sampel di Laboratorium Fisika dan Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

Berdasarkan judul penelitian yang dilakukan maka alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Alat

- a. 1 Kaleng dengan ukuran 17x14,5x23,5 cm
- b. Pipa besi
- c. Lem besi
- d. Wadah aluminium anti panas
- e. Gelas Ukur
- f. Neraca ohaus
- g. Viskometer Ostwald

- h. Perangkat Kalorimeter Bom lengkap
- i. Voltmeter digital
- j. Amperemeter digital
- k. Catu daya
- l. Termometer
- m. Stopwatch digital
- n. Kabel penghubung

2. Bahan

Bahan yang di gunakan yaitu sampah plastik dari berbagai jenis plastik PET (polyethylene terephthalate), HDPE (High-density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low-density Polyethylene) dan PP (Polypropylene).

C. Prosedur Kerja

Berdasarkan alat dan bahan yang telah disebutkan di atas, maka prosedur kerja adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan Alat
 - a. Disiapkan kaleng bekas sebagai tempat pembakaran sampah plastik.
 - b. Pipa besi sebagai tempat mengalirnya asap.
 - c. Dibuat lubang di kaleng tempat pembakaran sampah plastik.
 - d. Disambungkan pipa besi dengan kaleng yang telah dilubangi sebagai tempat penampungan cairan minyak dari hasil pembakaran.

2. Pembuatan Sampel

- a. Dimasukkan sampah plastik ke dalam tempat pembakaran dan menutupnya dengan rapat kemudian dibakar sampai mengeluarkan minyak.
- b. Minyak yang didapatkan dari pembakaran pertama kemudian dipanaskan sampai menghasilkan minyak sebagai hasil setelah distilasi.
- c. Ditampung tetesan cairan yang dihasilkan pada wadah.

3. Pengujian Sampel

a. Uji Densitas

Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam uji densitas.
- 2) Bahan bakar minyak yang didapatkan dari limbah plastik di masukkan kedalam gelas ukur sebanyak 10 ml.
- 3) Di timbang sampel tersebut dengan menggunakan neraca ohaus
- 4) Untuk mendapatkan nilai densitas maka dianalisis dengan persamaan II.1
- 5) Hasil pengamatan dicatat kedalam tabel berikut:

Tabel III.1. Uji Densitas

No.	Sampel	Densitas (kg/m^3)	
		Sebelum Distilasi	Setelah Distilasi
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

2. Uji Viskositas

Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian viskositas
- 2) Cairan dari limbah plastik di masukkan kedalam viskometer otswald kemudian dipanaskan pada suhu 40°C
- 3) Lalu hisap cairan sampai melewati 2 garis .
- 4) Kemudian menyalakan stopwatch sampai pada garis ke 2.
- 5) Catat waktu yang dibutuhkan cairan untuk mengalir dari garis pertama sampai garis ke 2.
- 6) Untuk mendapatkan nilai viskositas maka dianalisis dengan persamaan II.2.
- 7). Hasil pengamatan dicatat kedalam tabel berikut:


Tabel III.2. Uji Viskositas

No.	Sampel	Viskositas	
		Sebelum Distilasi	Setelah Distilasi
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

3. Uji Nilai Kalor

Langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian nilai kalor.
- 2) Merangkai alat seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar III.1 Rangkaian Pengujian Nilai Kalor

- 3) Timbang bahan bakar minyak dari limbah plastik dengan menggunakan neraca ohaus sebanyak 20 ml.
- 4) Masukkan sampel tersebut kedalam kalorimeter kemudian melakukan pengocokan selama 30 menit, setiap 1 menit mencatat kenaikan suhunya.
- 5). Untuk mendapatkan nilai kalor maka dianalisis dengan persamaan 2.3.
- 6). Hasil pengamatan dicatat kedalam tabel berikut:


Tabel III.3. Uji Nilai Kalor

No.	Sampel	Nilai Kalor (J)	
		Sebelum Distilasi	Setelah Distilasi
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

D. Desain Alat Pembakaran



E. Diagram Alir



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan beberapa plastik yang digolongkan berdasarkan jenisnya. Jenis plastik yang digunakan yaitu jenis plastik PET (polyethylene terephthalate), HDPE (High-density Polyethylene), PVC (Polyvinyl Chloride), LDPE (Low-density Polyethylene) dan PP (Polypropylene). Adapun jenis plastik PET yang digunakan sebagai sampel yaitu botol air kemasan, botol kecap dan botol sambal. Untuk jenis plastik HDPE, terdiri dari botol shampoo, dan botol handbody. Untuk jenis plastik PVC, hanya 1 sampel yang digunakan yaitu pipa plastik. Untuk jenis plastik LDPE, yang dimanfaatkan sebagai sampel adalah kantong kresek. Sedangkan untuk jenis plastik PP, plastik yang digunakan seperti gelas air kemasan.


Adapun alat pembakaran yang digunakan terdiri dari kaleng dengan ukuran 17x14,5x23,5 cm, pipa besi sebagai tempat mengalirnya asap, menempatkan pendingin pada pipa tempat mengalirnya asap. Masing – masing jenis plastik tersebut di masukkan ke dalam tempat pembakaran dan dibakar sampai mengeluarkan minyak di tempat penampungan, dan telah dilakukan pengujian viskositas, densitas dan nilai kalor.

Hasil penelitian yang dihasilkan dari masing – masing parameter di atas adalah sebagai berikut:

A. Uji Densitas

Penentuan nilai densitas dilakukan dengan cara terlebih dahulu menimbang massa sampel untuk setiap 10 ml per sampel. Selanjutnya nilai densitas dihitung dengan menggunakan persamaan (II.2). Densitas (massa jenis) adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Variabel densitas bertujuan untuk menentukan densitas suatu zat. Hal ini dikarenakan setiap zat memiliki densitas yang berbeda. Suatu zat berapapun massanya dan berapapun volumenya akan memiliki massa jenis yang sama. Semakin tinggi densitas suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Hasil pengukuran semua hasil yang didapatkan dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik IV.1 Pengujian Densitas Beberapa Jenis Plastik



Pada grafik IV.1, nilai densitas yang dihasilkan dari jenis plastik PET, HDPE, LDPE dan PP (Polypropylene) sebelum dan setelah distilasi mempunyai densitas 800 kg/m³. Sedangkan bahan bakar yang di hasilkan dari jenis plastik PVC sebelum dan setelah distilasi mempunyai densitas 1600 kg/m³. Hal ini disebabkan karena jenis plastik PVC memiliki massa yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis plastik yang lain sehingga memiliki densitas yang tinggi.

Hasil yang didapatkan pada pengujian densitas untuk jenis plastik PET, HDPE, LDPE, PVC dan PP jika dibandingkan dengan nilai densitas pada table IV.1 belum memenuhi standar bahan bakar. Terlihat pada tabel IV.1 bahwa densitas untuk Minyak solar sebesar 820 – 850 kg/m³ dan hasil yang didapatkan yaitu sebesar 800 kg/m³ dan 1600 kg/m³

Tabel IV.1 Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak


No.	Jenis bahan Bakar	Parameter	Nilai
1.	Minyak Solar	Viskositas	2.0 - 4.5
		Densitas (kg/m ³)	820 - 850
		Nilai kalor (J)	7020
2.	Bensin	Viskositas	0,652
		Densitas (kg/m ³)	715
		Nilai kalor (J)	47,3
3.	Minyak Tanah	Viskositas	0,294 - 3,34
		Densitas (kg/m ³)	0,78 - 0,81
		Nilai kalor (J)	43

Sumber: (SNI 7390, 2008).

B. Uji Viskositas

Pengujian Bahan bakar minyak hasil pembakaran semua jenis sampel dilakukan dengan menggunakan Viskometer Ostwald yang berguna untuk menguji besar nilai kekentalan dari bahan bakar minyak yang dihasilkan tersebut pemanasan dilakukan pada suhu alat sebesar 40°C. Viskositas (Kekentalan) adalah sifat yang menentukan besar gaya geser. Kekentalan terutama diakibatkan oleh saling berpengaruh antara molekul – molekul fluida. Semakin kental suatu cairan, maka semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk membuatnya mengalir pada kecepatan tertentu. hasil pengujian kekentalan yang dihasilkan dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik IV.2 Pengujian Viskositas Beberapa Jenis Plastik



Pada grafik IV.2 menunjukkan nilai yang berbeda pada setiap jenis plastik yang telah diuji. Untuk Jenis plastik PET, HDPE, PVC, LDPE dan PP didapatkan nilai viskositas sebelum distilasi lebih rendah dibandingkan dengan nilai viskositas setelah distilasi. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kandungan air dan pengotor pada sampel sebelum distilasi, sehingga pada saat proses distilasi dilakukan, terjadi penguapan pada air dan pengotor tersebut


Dari proses yang dilakukan, didapatkan hasil pada pengujian nilai viskositas untuk jenis plastik PET, LDPE, PP dan PVC sebelum distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah. Sedangkan Untuk jenis plastik HDPE dan PP setelah distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah jika dibandingkan dengan nilai viskositas pada tabel IV.1. Pada jenis plastik LDPE memiliki nilai viskositas setelah distilasi lebih tinggi dibandingkan dengan jenis plastik yang lain. Hal ini disebabkan karena jenis plastik LDPE memiliki banyak kandungan air sehingga pada proses distilasi terjadi penguapan.

C. Uji Nilai Kalor

Pengujian nilai kalor bahan bakar dapat diketahui dengan menggunakan alat kalorimeter. Bahan bakar yang akan diuji nilai kalornya dibakar menggunakan kumparan kawat yang dialiri arus listrik dalam bilik yang disebut bom dan dibenamkan di dalam air. Bahan bakar yang bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan kalor, hal ini menyebabkan suhu kalorimeter naik. Untuk menjaga agar

panas yang dihasilkan dari reaksi bahan bakar dengan oksigen tidak menyebar ke lingkungan luar maka kalorimeter dilapisi oleh bahan yang berisifat isolator. Pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan besar nilai kalor pada masing-masing sampel sehingga didapatkan hasil seperti pada grafik dibawah.

Grafik IV.3 Pengujian Nilai Kalor Beberapa Jenis Plastik



Pada uji nilai kalor untuk lima jenis sampel dengan dua perlakuan yaitu sebelum dan setelah distilasi diperoleh nilai sesuai dengan grafik IV.3 Besarnya nilai kalor dapat ditentukan dengan cara yaitu untuk jenis sampel PET, HDPE, LDPE dan PP dilakukan pemanasan sampel selama 30 menit (konstan) dengan interval waktu setiap 1 menit, baik pada sampel sebelum maupun setelah distilasi. Untuk jenis PVC pada sampel dengan perlakuan sebelum distilasi dilakukan

pengujian nilai kalor selama 30 menit (konstan). Sedangkan pada sampel PVC untuk perlakuan setelah distilasi dilakukan pemanasan selama 3 menit hal ini dikarenakan keterbatasan volume sampel.

Nilai Q_{lepas} dan Q_{terima} sebelum distilasi untuk semua jenis plastik lebih rendah dibandingkan dengan nilai Q_{lepas} dan Q_{terima} setelah distilasi. Hal ini disebabkan karena suhu mula – mula untuk sampel jenis plastik PET sebelum distilasi yaitu 32°C dengan nilai T tertinggi 23°C mulai di menit ke 25 sampai menit ke 30 (konstan). Dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 29°C dengan nilai T tertinggi 30°C mulai di menit 26 sampai menit ke 30 (konstan). Sehingga nilai Q_{lepas} maupun Q_{terima} mengalami peningkatan tertinggi mulai pada menit tersebut.

Untuk sampel jenis plastik HDPE sebelum distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 35°C dengan T tertinggi 21°C dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 32°C dengan T tertinggi 22°C, sehingga pada sampel sebelum dan setelah distilasi nilai Q_{lepas} dan Q_{terima} mengalami peningkatan tertinggi pada menit ke 26 sampai menit 30 (konstan).

Untuk sampel jenis plastik LDPE sebelum distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 32°C dengan T tertinggi 25°C pada menit ke 29 sampai menit ke 30 (konstan) dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 34°C dengan T tertinggi 19°C mulai di menit ke 27 sampai menit ke 30 (konstan),

sehingga pada sampel sebelum dan setelah distilasi nilai Q_{lepas} dan Q_{terima} yang didapatkan mengalami peningkatan tertinggi pada data menit tersebut.

Untuk sampel jenis plastik PP sebelum distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 32°C dengan T tertinggi 25°C dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 33°C dengan T tertinggi 20°C . Sehingga nilai Q_{lepas} dan Q_{terima} sebelum distilasi mengalami peningkatan mulai pada menit ke 28 sampai menit ke 30 (konstan) sedangkan untuk sampel setelah distilasi mengalami peningkatan tertinggi mulai pada menit ke 27 sampai menit ke 30 (konstan).

Sedangkan untuk sampel jenis plastik PVC sebelum distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 55°C dengan T tertinggi 9°C dan untuk sampel setelah distilasi suhu mula – mula yang diperoleh yaitu 33°C dengan T tertinggi 64°C . Sehingga sampel sebelum distilasi nilai Q_{lepas} dan Q_{terima} telah mengalami peningkatan mulai pada menit ke 22 sampai menit ke 30 (konstan) sedangkan sampel setelah distilasi nilai Q_{lepas} dan Q_{terima} cepat mengalami peningkatan tertinggi pada menit ke 3. Jenis plastic PVC memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap perubahan suhu sehingga memiliki nilai kalor yang tinggi.

Hasil pengujian nilai kalor yang didapatkan untuk jenis plastik PET, HDPE, PVC, LDPE dan PP sebelum dan setelah distilasi jika dibandingkan dengan nilai kalor pada tabel IV.1 belum memenuhi standar bahan bakar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif dilakukan dengan proses pembakaran menggunakan alat sederhana yang didesain sendiri. Setelah proses pembakaran, minyak yang didapatkan dilakukan dengan pengujian parameter fisis yaitu densitas, viskositas dan nilai kalor.
2. Kualitas fisis bahan bakar alternatif limbah plastik yaitu sebagai berikut:
 - a. Untuk jenis plastik PET, HDPE, LDPE, PVC dan PP pada pengujian densitas hasil yang didapatkan sebelum dan setelah distilasi belum memenuhi standar bahan bakar.
 - b. Hasil yang didapatkan pada pengujian nilai viskositas untuk jenis plastik PET, LDPE, PP dan PVC sebelum distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah.
 - c. Sedangkan Untuk jenis plastik HDPE dan PP setelah distilasi termasuk standar bahan bakar minyak tanah. Sedangkan hasil pengujian nilai kalor yang didapatkan untuk jenis plastik PET, HDPE, PVC, LDPE dan PP sebelum dan setelah distilasi belum memenuhi standar bahan bakar.

B. *Saran*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan bahwa:

1. Sebaiknya peneliti selanjutnya merancang alat pembakaran yang lebih baik agar hasil yang diperoleh jauh lebih baik.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang memenuhi standar.

DAFTAR PUSTAKA

Ermawati, Rahyani. 2011. Konversi Limbah Plastik Sebagai Sumber Energi Alternatif. Balai Besar Kimia dan Kemasan, Kementerian Perindustrian.

<http://billyshare99.blogspot.com/2013/12/all-about-sampah.html>.

<http://www.bimbingan.org/kandungan-kimia-pada-bahan-bakar-solar.htm>.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_tanah).

(<https://geounhas06.wordpress.com/minyak-dan-gas-bumi/porositas-dan-permeabilitas/>)

(<http://emalovetasari.blogspot.com/2013/04/pengertian-distilasi.html>).

Kadir. 2012. Kajian Pemanfaatan Sampah Plastik Sebagai Sumber Bahan Bakar Cair. Kendari: Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Haluoleo.

Nugroho, Stefan Raharjo. 2012. Identifikasi Fisis Viskositas Oli Mesin Kendaraan Bermotor terhadap Fungsi Suhu dengan Menggunakan Laser Helium Neon. Surabaya: Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Norsujianto, Tinton, dkk. 2013. Performa Motor Diesel Menggunakan Bahan Bakar Campuran Minyak Hasil Pirolisis Limbah Plastik dan Biosolar Sebagai Bahan Bakar Alternatif. Yogyakarta: Jurusan Teknik Mesin dan Industri FT-UGM.

- Nova Nurfauziawati. 2010. "Laporan Praktikum Fisika Dasar Modul 8 Kalorimeter" .Universitas Padjajaran Jatinagor.
- Pratiwi, Irma Hardi, dkk. 2007. Sistem Pengelolaan Sampah Plastik Terintegrasi Dengan Pendekatan Ergonomi Total Guna Meningkatkan Peran Serta Masyarakat. Surabaya: Jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
- Santoso, Joko. 2010. Uji Sifat Minyak Pirolisis dan Uji Performasi Kompor Berbahan Bakar Minyak Pirolisis dari sampah Plastik. Surakarta: Jurusan teknik Mesin Fakultas Teknis Universitas Sebelas Maret.
- Suharto. 2009. Rancangan Produk Bahan Plastik Daur Ulang Sebagai Upaya Peningkatan Industri. Semarang: Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang
- Sumantri, Arif. 2010. Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kencana.
- Surono, Untoro Budi. 2013. Berbagai Metode Konversi Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak. Yogyakarta: Jurusan Teknik Mesin Universitas Janabadra Yogyakarta.
- Tipler, Paul A. 1998. FISIKA untuk Sains dan Teknik. Jakarta: Erlangga

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

ANALISIS DATA

1. Pengujian Densitas

No.	Sampel	Densitas (kg/m ³)	
		Sebelum Distilasi	Setelah Distilasi
1.	PET (Polyethylene)	800	800
2.	HDPE (High-density Polyethylene)	800	800
3.	PVC (Polyvinyl Chloride)	1600	1600
4.	LDPE (Low-density Polyethylene)	800	800
5.	PP (Polypropylene)	800	800

Sebelum dan Setelah Distilasi

a. Jenis Plastik PET (Polyethylene)

$$m \text{ gelas} = 35 \text{ gr}$$

$$m \text{ gelas} + \text{larutan} = 44 \text{ gr}$$

$$m \text{ larutan} = 43 \text{ gr} - 35 \text{ gr}$$

$$= 9 \text{ gr}$$

$$v \text{ larutan} = 10 \text{ ml}$$

$$\rho = \frac{m}{v}$$

$$= \frac{9 \text{ g}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 0,8 \text{ gr/ml} \rightarrow 800 \text{ kg/m}^3$$

b. Jenis Plastik HDPE (High-density Polyethylene)

$$m \text{ gelas} = 35 \text{ gr}$$

$$m \text{ gelas} + \text{larutan} = 44 \text{ gr}$$

$$m \text{ larutan} = 44 \text{ gr} - 35 \text{ gr}$$

$$= 9 \text{ gr}$$

$$v \text{ larutan} = 10 \text{ ml}$$

$$\rho = \frac{m}{v}$$

$$= \frac{9 \text{ g}}{10 \text{ ml}}$$

$$= 0,9 \text{ gr/ml} \rightarrow 900 \text{ kg/m}^3$$

c. Jenis Plastik PVC (Polyvinyl Chloride)

$$m \text{ gelas} = 35 \text{ gr}$$

$$m \text{ gelas} + \text{larutan} = 51 \text{ gr}$$

$$m \text{ larutan} = 51 \text{ gr} - 35 \text{ gr}$$

$$= 16 \text{ gr}$$

$$v \text{ larutan} = 10 \text{ ml}$$

$$\rho = \frac{m}{v}$$

$$= \frac{16 \text{ g}}{10 \text{ ml}}$$

$$= 1,6 \text{ gr/ml} \rightarrow 1600 \text{ kg/m}^3$$

d. Jenis Plastik LDPE (Low-density Polyethylene)

$$m \text{ gelas} = 35 \text{ gr}$$

$$m \text{ gelas} + \text{larutan} = 44 \text{ gr}$$

$$m \text{ larutan} = 44 \text{ gr} - 35 \text{ gr}$$

$$= 9 \text{ gr}$$

$$v \text{ larutan} = 10 \text{ ml}$$

$$\rho = \frac{m}{v}$$

$$= \frac{9 \text{ g}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 0,8 \text{ gr/ml} \rightarrow 800 \text{ kg/m}^3$$

e. Jenis Plastik PP (Polypropylene)

$$m \text{ gelas} = 35 \text{ gr}$$

$$m \text{ gelas} + \text{larutan} = 43 \text{ gr}$$

$$m \text{ larutan} = 43 \text{ gr} - 35 \text{ gr}$$

$$= 8 \text{ gr}$$

$$v \text{ larutan} = 10 \text{ ml}$$

$$\rho = \frac{m}{v}$$

$$= \frac{8 \text{ g}}{1 \text{ ml}}$$

$$= 0,8 \text{ gr/ml} \rightarrow 800 \text{ kg/m}^3$$

2. Pengujian Viskositas

No.	Sampel	Viskositas (Pa-s)	
		Sebelum Distilasi	Setelah Distilasi
1.	PET (Polyethylene)	0.89	7.65
2.	HDPE (High-density Polyethylene)	0.19	0.81
3.	PVC (Polyvinyl Chloride)	2.04	3.63
4.	LDPE (Low-density Polyethylene)	1.06	10.99
5.	PP (Polypropylene)	0.46	0.80

Sebelum Distilasi

a. Jenis Plastik PET (Polyethylene)

$$D_{IK} = \rho_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 1,53 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$D_{IT} = \rho_2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1 \cdot 1,39}{8 \cdot 1,53}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{1}$$

$$1390 \quad 2 = 1235,02$$

$$2 = \frac{1,0}{1}$$

$$= 0,89$$

b. HDPE (High-density Polyethylene)

$$D_{IK} = \eta_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 0,32 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$D_{IT} = 2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1 \cdot 1,3}{8 \cdot 0,3}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{2}$$

$$1390 \quad 2 = 258,30$$

$$2 = \frac{2,3}{1}$$

$$= 0,19$$

c. PVC (Polyvinyl Chloride)

$$D_{IK} = \eta_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 0,32 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{DIT} = t_2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1,3}{0,3}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{2}$$

$$1390 \cdot \eta_2 = 258,30$$

$$\eta_2 = \frac{258,30}{1390}$$

$$= 0,19$$

d. LDPE (Low-density Polyethylene)

$$\text{DIK} = \rho_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 1,82 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{DIT} = t_2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{8} \cdot \frac{1,3}{1,8}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{1}$$

$$1390 \cdot \eta_2 = 1469,10$$

$$\eta_2 = \frac{1469,10}{1390}$$

$$= 1,06$$

e. PP (Polypropylene)

$$D_{IK} = \rho_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 0,80 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$D_{IT} = 2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_{1t1}}{\rho_{2t2}}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1 \cdot 1,3}{8 \cdot 0,8}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{6}$$

$$1390 \cdot 2 = 645,76$$

$$2 = \frac{6 \cdot 7}{1}$$

$$= 0,46$$

Setelah Distilasi

a. Jenis Plastik PET (Polyethylene)

$$D_{IK} = \rho_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 13,17 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$DIT = 2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1 \cdot 1,3}{8 \cdot 1,1}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{1}$$

$$1390 \cdot 2 = 10630,82$$

$$2 = \frac{1 \cdot 8}{1}$$

$$= 7,65$$

b. HDPE (High-density Polyethylene)

$$DIT = t_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 1,39 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$DIT = 2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1 \cdot 1,3}{8 \cdot 1,3}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{1}$$

$$1390 \cdot 2 = 1122,01$$

$$2 = \frac{1 \cdot 0}{1}$$

$$= 0,81$$

c. PVC (Polyvinyl Chloride)

$$D_{IK} = \eta_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 3,33 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$D_{IT} = \eta_2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1 \cdot 1,3}{8 \cdot 3,3}$$

$$\frac{1,0}{\eta_2} = \frac{1}{4}$$

$$1390 \cdot \eta_2 = 5039,96$$

$$\eta_2 = \frac{5 \cdot 9}{1}$$

$$= 3,63$$

d. LDPE (Low-density Polyethylene)

$$D_{IK} = \eta_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 18,92 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$D_{IT} = \eta_2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta_1}{\eta_2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta^2} = \frac{1 \cdot 1,3}{8 \cdot 1,9}$$

$$\frac{1,0}{\eta^2} = \frac{1}{1}$$

$$1390 \quad \eta^2 = 15272,22$$

$$\eta^2 = \frac{1 \cdot 1,3}{1}$$

$$= 10,99$$

e. PP (Polypropylene)

$$DIK = \eta_{1(\text{air})} = 1,009$$

$$t_{1(\text{air})} = 1,39$$

$$\rho_{1(\text{air})} = 1 \text{ gr/ml} \longrightarrow 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$t_{2(\text{sampel})} = 1,38 \text{ sekon}$$

$$\rho_{1(\text{sampel})} = 800 \text{ kg/m}^3$$

$$DIT = \eta^2 \dots \dots \dots ?$$

$$\text{Peny} = \frac{\eta^2}{\eta^2} = \frac{\rho_1 t_1}{\rho_2 t_2}$$

$$\frac{1,0}{\eta^2} = \frac{1 \cdot 1,3}{8 \cdot 1,3}$$

$$\frac{1,0}{\eta^2} = \frac{1}{1}$$

$$1390 \quad \eta^2 = 1113,9$$

$$\eta^2 = \frac{1 \cdot 1,3}{1}$$

$$= 0,80$$

LAMPIRAN DOKUMENTASI

1. Jenis Limbah Plastik



Jenis plastik PET



Jenis Plastik HDPE



Jenis Plastik PVC



Jenis Plastik LDPE



Jenis Plastik PP

2. Desain Alat Pembakaran



Melubangi kaleng tempat pembakaran



Memasukkan pipa besi ke kaleng yang telah dilubangi



Menyambungkan pipa ke kaleng dengan menggunakan lem

3. Proses Pembuatan Sampel



Menaikkan tempat pembakaran diatas Tungku



Memasukkan jenis plastik kedalam tempat pembakaran



Melakukan pembakaran sampai jenis plastik habis

4. Proses Pengujian Sampel

a. Uji Densitas



Menimbang gelas ukur kosong



Memasukkan sampel kedalam
Gelas ukur



Menimbang Gelas Ukur Kosong + sampel

b. Uji Viskositas



Memasukkan sampel kedalam
Viskometer Ostwald



Memanaskan air



Memanaskan sampel pada suhu 40°C



Menghisap sampel sampai pada garis ke 2

c. Uji Nilai Kalor



Menimbang gelas ukur + sampel



Memasukkan sampel kedalam kalorimeter



Merangkai Alat



Mengkocok sampel selama 30 menit

3. Pengujian Nilai Kalor

Sebelum Distilasi

a. Jenis Plastik PET (polyethylene terephthalate)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{kalorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	T ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	C_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
PET	16	130	1	34	32	2	260	230.36	144.82	9.05125
	16	130	1	36	32	4	520	490.36	397.41	24.8381
	16	130	1	38	32	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	39	32	7	910	880.36	784.234	49.0146
	16	130	1	41	32	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058
	16	130	1	43	32	11	1430	1400.36	1302.69	81.4184
	16	130	1	44	32	12	1560	1530.36	1432.47	89.5294
	16	130	1	45	32	13	1690	1660.36	1562.28	97.6425
	16	130	1	46	32	14	1820	1790.36	1692.12	105.757
	16	130	1	47	32	15	1950	1920.36	1821.98	113.874
	16	130	1	48	32	16	2080	2050.36	1951.85	121.991
	16	130	1	49	32	17	2210	2180.36	2081.74	130.109
	16	130	1	50	32	18	2340	2310.36	2211.65	138.228
	16	130	1	51	32	19	2470	2440.36	2341.56	146.348
	16	130	1	51	32	19	2470	2440.36	2341.56	146.348
	16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	154.468
	16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	154.468
16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	162.588	
16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	162.588	

	16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
	16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	170.709
	16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	170.709
	16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	170.709
	16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	170.709
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
Nilai Rata - Rata							2214.33	2184.69		

b. Jenis Plastik HDPE (High-density Polyethylene)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{k calorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	ΔT ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	C_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
HDPE	16	130	1	36	35	1	130	100.36	29.64	1.8525
	16	130	1	37	35	2	260	230.36	144.82	9.05125
	16	130	1	38	35	3	390	360.36	269.88	16.8675
	16	130	1	40	35	5	650	620.36	525.928	32.8705
	16	130	1	41	35	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	42	35	7	910	880.36	784.234	49.0146
	16	130	1	44	35	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058
	16	130	1	45	35	10	1300	1270.36	1172.96	73.3103

16	130	1	46	35	11	1430	1400.36	1302.69	81.4184
16	130	1	47	35	12	1560	1530.36	1432.47	89.5294
16	130	1	48	35	13	1690	1660.36	1562.28	97.6425
16	130	1	49	35	14	1820	1790.36	1692.12	105.757
16	130	1	50	35	15	1950	1920.36	1821.98	113.874
16	130	1	51	35	16	2080	2050.36	1951.85	121.991
16	130	1	51	35	16	2080	2050.36	1951.85	121.991
16	130	1	52	35	17	2210	2180.36	2081.74	130.109
16	130	1	52	35	17	2210	2180.36	2081.74	130.109
16	130	1	53	35	18	2340	2310.36	2211.65	138.228
16	130	1	53	35	18	2340	2310.36	2211.65	138.228
16	130	1	54	35	19	2470	2440.36	2341.56	146.348
16	130	1	54	35	19	2470	2440.36	2341.56	146.348
16	130	1	54	35	19	2470	2440.36	2341.56	146.348
16	130	1	55	35	20	2600	2570.36	2471.48	154.468
16	130	1	55	35	20	2600	2570.36	2471.48	154.468
16	130	1	55	35	20	2600	2570.36	2471.48	154.468
16	130	1	56	35	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
16	130	1	56	35	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
16	130	1	56	35	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
16	130	1	56	35	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
16	130	1	56	35	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
Nilai Rata - Rata						1872	1842.36		

c. Jenis Plastik PVC (Polyvinyl Chloride)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{k calorimeter}}$ (kg)	C_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	ΔT ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	C_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
PVC	16	130	1	56	55	1	130	100.36	29.64	1.8525
	16	130	1	57	55	2	260	230.36	144.82	9.05125
	16	130	1	59	55	4	520	490.36	397.41	24.8381
	16	130	1	60	55	5	650	620.36	525.928	32.8705
	16	130	1	60	55	5	650	620.36	525.928	32.8705
	16	130	1	60	55	5	650	620.36	525.928	32.8705
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	61	55	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	62	55	7	910	880.36	784.234	49.0146
	16	130	1	63	55	8	1040	1010.36	913.705	57.1066
	16	130	1	63	55	8	1040	1010.36	913.705	57.1066
	16	130	1	63	55	8	1040	1010.36	913.705	57.1066
16	130	1	63	55	8	1040	1010.36	913.705	57.1066	
16	130	1	63	55	8	1040	1010.36	913.705	57.1066	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	

16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
16	130	1	64	55	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058	
Nilai Rata - Rata						884	854.36			

d. Jenis Plastik LDPE (Low-density Polyethylene)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{kalorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	ΔT ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	C_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
LDPE	16	130	1	34	32	2	260	230.36	144.82	128.82
	16	130	1	36	32	4	520	490.36	397.41	381.41
	16	130	1	37	32	5	650	620.36	525.928	509.928
	16	130	1	39	32	7	910	880.36	784.234	768.234
	16	130	1	41	32	9	1170	1140.36	1043.29	1027.29
	16	130	1	42	32	10	1300	1270.36	1172.96	1156.96
	16	130	1	44	32	12	1560	1530.36	1432.47	1416.47
	16	130	1	45	32	13	1690	1660.36	1562.28	1546.28
	16	130	1	46	32	14	1820	1790.36	1692.12	1676.12
	16	130	1	47	32	15	1950	1920.36	1821.98	1805.98
	16	130	1	48	32	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85

16	130	1	49	32	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
16	130	1	50	32	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
16	130	1	51	32	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	51	32	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	2585.41
16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	2585.41
16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	2845.29
16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	2845.29
16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	2845.29
16	130	1	56	32	24	3120	3090.36	2991.24	2975.24
16	130	1	56	32	24	3120	3090.36	2991.24	2975.24
16	130	1	56	32	24	3120	3090.36	2991.24	2975.24
16	130	1	57	32	25	3250	3220.36	3121.19	3105.19
16	130	1	57	32	25	3250	3220.36	3121.19	3105.19
Nilai Rata - Rata						2240.33	2210.69		

e. Jenis Plastik PP (Polypropylene)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{k calorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	ΔT ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	C_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
PP	16	130	1	34	32	2	260	230.36	144.82	9.05125
	16	130	1	36	32	4	520	490.36	397.41	24.8381
	16	130	1	38	32	6	780	750.36	654.94	40.9338
	16	130	1	40	32	8	1040	1010.36	913.705	57.1066
	16	130	1	41	32	9	1170	1140.36	1043.29	65.2058
	16	130	1	42	32	10	1300	1270.36	1172.96	73.3103
	16	130	1	44	32	12	1560	1530.36	1432.47	89.5294
	16	130	1	45	32	13	1690	1660.36	1562.28	97.6425
	16	130	1	46	32	14	1820	1790.36	1692.12	105.757
	16	130	1	47	32	15	1950	1920.36	1821.98	113.874
	16	130	1	48	32	16	2080	2050.36	1951.85	121.991
	16	130	1	49	32	17	2210	2180.36	2081.74	130.109
	16	130	1	50	32	18	2340	2310.36	2211.65	138.228
	16	130	1	51	32	19	2470	2440.36	2341.56	146.348
	16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	154.468
	16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
	16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
	16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	162.588
	16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	170.709
	16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	170.709
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
	16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831

16	130	1	55	32	23	2990	2960.36	2861.29	178.831
16	130	1	56	32	24	3120	3090.36	2991.24	186.952
16	130	1	56	32	24	3120	3090.36	2991.24	186.952
16	130	1	56	32	24	3120	3090.36	2991.24	186.952
16	130	1	56	32	24	3120	3090.36	2991.24	186.952
16	130	1	57	32	25	3250	3220.36	3121.19	195.074
16	130	1	57	32	25	3250	3220.36	3121.19	195.074
16	130	1	57	32	25	3250	3220.36	3121.19	195.074
Nilai Rata - Rata						2296.67	2267.03		

Setelah Distilasi

a. Jenis Plastik PET (polyethylene terephthalate)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{kalorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr°C)	T_2 (°C)	T_1 (°C)	ΔT (°C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/°C)	C_{sampel} (kalori/gr°C)
PET	16	130	1	31	29	2	260	230.36	144.82	128.82
	16	130	1	34	29	5	650	620.36	525.928	509.928
	16	130	1	36	29	7	910	880.36	784.234	768.234
	16	130	1	38	29	9	1170	1140.36	1043.29	1027.29
	16	130	1	39	29	10	1300	1270.36	1172.96	1156.96
	16	130	1	40	29	11	1430	1400.36	1302.69	1286.69
	16	130	1	42	29	13	1690	1660.36	1562.28	1546.28
	16	130	1	43	29	14	1820	1790.36	1692.12	1676.12
	16	130	1	45	29	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85

16	130	1	46	29	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
16	130	1	47	29	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
16	130	1	48	29	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	49	29	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
16	130	1	50	29	21	2730	2700.36	2601.41	2585.41
16	130	1	51	29	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
16	130	1	52	29	23	2990	2960.36	2861.29	2845.29
16	130	1	52	29	23	2990	2960.36	2861.29	2845.29
16	130	1	53	29	24	3120	3090.36	2991.24	2975.24
16	130	1	53	29	24	3120	3090.36	2991.24	2975.24
16	130	1	54	29	25	3250	3220.36	3121.19	3105.19
16	130	1	55	29	26	3380	3350.36	3251.14	3235.14
16	130	1	55	29	26	3380	3350.36	3251.14	3235.14
16	130	1	56	29	27	3510	3480.36	3381.1	3365.1
16	130	1	57	29	28	3640	3610.36	3511.06	3495.06
16	130	1	57	29	28	3640	3610.36	3511.06	3495.06
16	130	1	58	29	29	3770	3740.36	3641.02	3625.02
16	130	1	58	29	29	3770	3740.36	3641.02	3625.02
16	130	1	58	29	29	3770	3740.36	3641.02	3625.02
16	130	1	59	29	30	3900	3870.36	3770.99	3754.99
16	130	1	59	29	30	3900	3870.36	3770.99	3754.99
Nilai Rata - Rata						2621.67	2592.03		

b. Jenis Plastik HDPE (High-density Polyethylene)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{kalorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	ΔT ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	C_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
HDPE	16	130	1	35	32	3	390	360.36	269.88	253.88
	16	130	1	37	32	5	650	620.36	525.928	509.928
	16	130	1	39	32	7	910	880.36	784.234	768.234
	16	130	1	40	32	8	1040	1010.36	913.705	897.705
	16	130	1	41	32	9	1170	1140.36	1043.29	1027.29
	16	130	1	42	32	10	1300	1270.36	1172.96	1156.96
	16	130	1	43	32	11	1430	1400.36	1302.69	1286.69
	16	130	1	44	32	12	1560	1530.36	1432.47	1416.47
	16	130	1	45	32	13	1690	1660.36	1562.28	1546.28
	16	130	1	46	32	14	1820	1790.36	1692.12	1676.12
	16	130	1	47	32	15	1950	1920.36	1821.98	1805.98
	16	130	1	48	32	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
	16	130	1	48	32	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
	16	130	1	49	32	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
	16	130	1	50	32	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
	16	130	1	50	32	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
	16	130	1	51	32	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
	16	130	1	51	32	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
	16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
	16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
	16	130	1	52	32	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
	16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	2585.41

16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	2585.41
16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	2585.41
16	130	1	53	32	21	2730	2700.36	2601.41	2585.41
16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
16	130	1	54	32	22	2860	2830.36	2731.35	2715.35
Nilai Rata - Rata						2097.33	2067.69		

c. Jenis Plastik PVC (Polyvinyl Chloride)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{kolorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	ΔT ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	c_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
PVC	16	130	1	38	33	5	650	620.36	525.928	509.928
	16	130	1	52	33	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
	16	130	1	97	33	64	8320	8290.36	8190.46	8174.46
Nilai Rata - Rata						3813.333	3783.693			

d. Jenis Plastik LDPE (Low-density Polyethylene)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{k calorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr°C)	T_2 (°C)	T_1 (°C)	ΔT (°C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/°C)	c_{sampel} (kalori/gr°C)
LDPE	16	130	1	36	34	2	260	230.36	144.82	128.82
	16	130	1	37	34	3	390	360.36	269.88	253.88
	16	130	1	39	34	5	650	620.36	525.928	509.928
	16	130	1	40	34	6	780	750.36	654.94	638.94
	16	130	1	41	34	7	910	880.36	784.234	768.234
	16	130	1	42	34	8	1040	1010.36	913.705	897.705
	16	130	1	44	34	10	1300	1270.36	1172.96	1156.96
	16	130	1	45	34	11	1430	1400.36	1302.69	1286.69
	16	130	1	46	34	12	1560	1530.36	1432.47	1416.47
	16	130	1	46	34	12	1560	1530.36	1432.47	1416.47
	16	130	1	47	34	13	1690	1660.36	1562.28	1546.28
	16	130	1	47	34	13	1690	1660.36	1562.28	1546.28
	16	130	1	48	34	14	1820	1790.36	1692.12	1676.12
	16	130	1	48	34	14	1820	1790.36	1692.12	1676.12
	16	130	1	49	34	15	1950	1920.36	1821.98	1805.98
	16	130	1	49	34	15	1950	1920.36	1821.98	1805.98
	16	130	1	50	34	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
	16	130	1	50	34	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
	16	130	1	50	34	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
	16	130	1	50	34	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
	16	130	1	51	34	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
	16	130	1	51	34	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74

16	130	1	51	34	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
16	130	1	52	34	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
16	130	1	52	34	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
16	130	1	52	34	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
16	130	1	53	34	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	53	34	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	53	34	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	53	34	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
Nilai Rata - Rata						1755	1725.36		

e. Jenis Plastik PP (Polypropylene)

Sampel	m_{sampel} (kg)	$m_{\text{kalorimeter}}$ (kg)	c_k (kalori/gr $^{\circ}$ C)	T_2 ($^{\circ}$ C)	T_1 ($^{\circ}$ C)	ΔT ($^{\circ}$ C)	Q_{lepas} (J)	Q_{terima} (J)	C (J/ $^{\circ}$ C)	c_{sampel} (kalori/gr $^{\circ}$ C)
PP	16	130	1	34	33	1	130	100.36	29.64	13.64
	16	130	1	35	33	2	260	230.36	144.82	128.82
	16	130	1	36	33	3	390	360.36	269.88	253.88
	16	130	1	37	33	4	520	490.36	397.41	381.41
	16	130	1	38	33	5	650	620.36	525.928	509.928
	16	130	1	40	33	7	910	880.36	784.234	768.234
	16	130	1	41	33	8	1040	1010.36	913.705	897.705
	16	130	1	42	33	9	1170	1140.36	1043.29	1027.29
	16	130	1	43	33	10	1300	1270.36	1172.96	1156.96
	16	130	1	44	33	11	1430	1400.36	1302.69	1286.69
	16	130	1	45	33	12	1560	1530.36	1432.47	1416.47

16	130	1	45	33	12	1560	1530.36	1432.47	1416.47
16	130	1	46	33	13	1690	1660.36	1562.28	1546.28
16	130	1	47	33	14	1820	1790.36	1692.12	1676.12
16	130	1	48	33	15	1950	1920.36	1821.98	1805.98
16	130	1	48	33	15	1950	1920.36	1821.98	1805.98
16	130	1	49	33	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
16	130	1	49	33	16	2080	2050.36	1951.85	1935.85
16	130	1	50	33	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
16	130	1	50	33	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
16	130	1	50	33	17	2210	2180.36	2081.74	2065.74
16	130	1	51	33	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
16	130	1	51	33	18	2340	2310.36	2211.65	2195.65
16	130	1	52	33	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	52	33	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	52	33	19	2470	2440.36	2341.56	2325.56
16	130	1	53	33	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
16	130	1	53	33	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
16	130	1	53	33	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
16	130	1	53	33	20	2600	2570.36	2471.48	2455.48
Nilai Rata - Rata						1720.33	1690.69		

LAMPIRAN 3

PERSURATAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nurhalima, lahir di Bone, tanggal 21 Desember 1993, anak keempat dari empat bersaudara dan merupakan pasangan dari M. Arif dan Kalsumeng bertempat tinggal di Bone. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 115 opo (1999-2005), lanjut di MTsN Pompanua (2005-2008), dan SMA di SMAN 01 Ajangale (2008-2011) kemudian penulis melanjutkan keperguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan mengambil Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi (2011-2015).

Penulis merampungkan studi S1 dan selesai pada bulan September tahun 2015. Penulis sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Allah swt. Bisa menimba ilmu yang meupakan bekal di masa depan. Penulis sangat berharap dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan baik dan dapat mambahagiakan kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.