

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt karena atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains dalam bidang Kimia di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Shalawat serta Salam penulis teruntukkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat, keluarga dan orang-orang yang menjadi pengikut beliau di jalan kebenaran sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini. Untuk itu, iringan do'a dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Qadir Gassing, HT. MS, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan kimia Fakultas Sains dan Teknologi.
4. Ibu Dra St. Chadijah, M.Si selaku pembimbing pertama yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi.

5. Ibu Syamsidar HS, S.Si selaku pembimbing kedua yang telah bersedia memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan skripsi.
6. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si.,M.Si, Bapak Drs. H. Muh. Yudi, MS serta Bapak Drs. Hamzah Hasan selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan, saran dan kritikan yang bersifat konstruktif.
7. Segenap dosen dan tenaga pengajar atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Koordinator Laboratorium Kimia UIN Alauddin Makassar khususnya Laboratorium Kimia Fisika, terima kasih atas kesediaannya memberikan tempat dan meminjamkan peralatan selama penelitian.
9. Ayahanda Drs. Abd. Azis Tera, M.Pdi dan ibunda St. Hawa tercinta yang dengan sepenuh hati memberikan dukungan moril maupun spiritual serta ketulusan do'anya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Suami dan anakku tercinta yang memberi spirit dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Semua keluarga dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat.
12. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, Amin.

*Billahi Taufik wal Hidayah  
Wassalamu 'Alaikum Wr.Wb.*

Gowa, Agustus 2013

Penulis,

**St. Hafiyah**  
**60500106024**

## ABSTRAK

**Nama : St. Hafiyah**

**Nim : 60500106024**

**Judul Skripsi : Kinetika Adsorpsi Zat Warna Rhodamin B Menggunakan Karbon Aktif Sekam Padi (*Oryza Sativa L.*)**

---

Penelitian ini bersifat eksperimen tentang kinetika adsorpsi zat warna rhodamin B menggunakan karbon aktif sekam padi (*Oryza Sativa L.*) Penelitian ini bertujuan untuk menentukan waktu kontak optimum dan kinetika adsorpsi karbon aktif dari limbah sekam padi (*Oryza Sativa L.*) terhadap zat warna rhodamin B. Pengolahan limbah zat warna dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satu diantaranya yaitu dengan cara adsorpsi. Penelitian ini menggunakan limbah sekam padi (*Oryza Sativa L.*) sebagai adsorben untuk menyerap zat warna Rhodamin B. Parameter Penelitian ini meliputi penentuan waktu optimum, isoterm adsorpsi serta kinetika adsorpsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif sekam padi untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B adalah 150 menit dan isoterm adsorpsi sebesar 50 ppm dengan nilai W sebesar 2,2868 mg/g dan mengikuti model isoterm Langmuir. Pola kinetika adsorpsi yang terjadi mengikuti kinetika orde dua.

***Kata Kunci : Kinetika Adsorpsi, Karbon Aktif, Rhodamin B, Sekam Padi.***

## ABSTRACT

**Name : St. Hafiyah**

**Reg. Number : 6 0500106024**

**Title Of Thesis : Kinetics Adsorption Dyes of Rhodamin B Using Activated Carbon Rice Bran (*Oryza Sativa L.*)**

---

This Research is about the kinetics experiments rhodamin B dyes using activated carbon husk of rice (*Oryza sativa L.*). The purpose of this research is to determine the optimum contact time and adsorption kinetics activated carbon from waste rice husk (*Oryza Sativa L.*). Processing of waste dyes can be done in several ways. One of them is by adsorption. The research is use waste of rice husks (*Oryza sativa L.*) as an adsorbent to adsorb the dye rhodamin B. The parameters of this research include the determination of the optimum time, adsorption isotherm and adsorption kinetics. The result showed that the optimum time required by rice husk activated carbon to adsorb the dye rhodamin B is 150 minutes and the adsorption isotherms at 50 ppm with a W value 2,2868 mg/g and attend the langmuir isotherms model. Patters that accours by following the adsorption second order kinetics.

***Keywords : Adsorption kinetics, Activated carbon, Rhodamin B, Rice bran.***

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik sebagian maupun seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 02 Agustus 2013

Penulis,

**St. Hafiyah**  
**60500106024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kinetika Adsorpsi Zat Warna Rhodamin B Menggunakan Karbon Aktif Sekam Padi (*Oryza Sativa L.*)” yang disusun oleh St. Hafiyah, Nim: 60500106024, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 02 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia.

Gowa, 02 Agustus 2013 M  
25 Ramadhan 1434 H

### DEWAN PENGUJI:

|               |   |
|---------------|---|
| Ketua         | : Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd (.....) |
| Sekretaris    | : Dr. Andi Suarda, S.Pt, M.Si (.....)         |
| Munaqisy I    | : Drs. Muh. Yudi, MS. (.....)                 |
| Munaqisy II   | : Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si (.....)     |
| Munaqisy III  | : Drs. Hamzah Hasan, M.Hi (.....)             |
| Pembimbing I  | : Dra. St. Chadijah, M.Si (.....)             |
| Pembimbing II | : Syamsidar, HS, ST.,M.Si (.....)             |

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd**  
**Nip. 19710412 200003 1 001**

## DAFTAR ISI

|                                  | <b>Halaman</b> |
|----------------------------------|----------------|
| HALAMAN JUDUL .....              | i              |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii             |
| LEMBAR PENGESAHAN .....          | iii            |
| KATA PENGANTAR .....             | iv             |
| DAFTAR ISI .....                 | vii            |
| DAFTAR TABEL .....               | ix             |
| DAFTAR GAMBAR .....              | x              |
| ABSTRAK .....                    | xi             |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>       |                |
| A. Latar Belakang .....          | 1              |
| B. Rumusan Masalah.....          | 5              |
| C. Tujuan Penelitian .....       | 5              |
| D. Manfaat Penelitian .....      | 5              |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> |                |
| A. Zat Warna Rhodamin B .....    | 6              |
| B. Adsorpsi .....                | 14             |
| C. Kinetika Adsorpsi .....       | 17             |
| D. Karbon Aktif .....            | 21             |

|  |           |
|--|-----------|
| E. Sekam Padi.....                     | 31        |
| F. Spektrofotometer Sinar Tampak ..... | 34        |
| <b>BAB III : PROSEDUR PENELITIAN</b>   |           |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian.....    | 38        |
| B. Alat dan Bahan.....                 | 38        |
| C. Prosedur Penelitian .....           | 39        |
| <b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN</b>   |           |
| A. Hasil .....                         | 42        |
| B. Pembahasan.....                     | 49        |
| <b>BAB V : PENUTUP</b>                 |           |
| A. Kesimpulan .....                    | 54        |
| B. B. Saran.....                       | 54        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>            | <b>55</b> |
| <b>LAMPIRAN - LAMPIRAN.....</b>        | <b>58</b> |

## DAFTAR TABEL

| <b>Tabel</b>   | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 1. Tumbuhan Penghasil Warna .....  | 7              |
| 2. Bahan Pewarna Sintetis yang Diizinkan di Indonesia .....                              | 9              |
| 3. Bahan Pewarna Sintetis yang Dilarang Penggunaannya Pada<br>Makanan Di Indonesia ..... | 10             |
| 4. Spesifikasi Karbon Aktif.....   | 26             |
| 5. Kegunaan Karbon Aktif .....   | 28             |
| 6. Panjang Gelombang dan Warna Komplementer.....   | 35             |
| 7. Waktu Optimum Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi.....                                   | 42             |
| 8. Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi .....  | 43             |
| 9. Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi .....                                       | 46             |

## DAFTAR GAMBAR

| <b>Gambar</b>  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| 1. Struktur Rhodamin B .....   | 13             |
| 2. Karbon Aktif Sekam Padi .....   | 22             |
| 3. Struktur Pori Karbon Aktif dan Karbon Nonaktif .....  | 26             |
| 4. Sekam Padi.....   | 33             |
| 5. Skema Alat Spektrofotometer Visibel .....   | 37             |
| 6. Grafik Hubungan Antara Waktu Adsorpsi<br>dengan Kapasitas Adsorpsi .....                        | 43             |
| 7. Grafik Hubungan antara Kapasitas Adsorpsi<br>dengan konsentrasi awal zat warna Rhodamin B ..... | 44             |
| 8. Grafik Isoterm Freundlich .....   | 45             |
| 9. Grafik Isoterm Langmuir .....   | 45             |
| 10. Grafik Kinetika Orde Satu .....  | 48             |
| 11. Grafik Kinetika Orde Dua.....  | 48             |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Zat warna banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti pada industri tekstil, industri kertas, penelitian di bidang pertanian, pewarna rambut dan makanan. Sebanyak 10-50% zat warna hilang dalam eluen selama proses pewarnaan. Tanpa pemakaian zat warna hasil atau produk industri kurang menarik. Hal tersebut berkaitan erat dengan masalah pemasaran dan keuntungan.<sup>1</sup>

Zat warna Rhodamin B adalah salah satu jenis zat warna yang sering digunakan dalam industri. Zat warna ini adalah zat warna sintetis berbentuk serbuk kristal, berwarna hijau atau ungu kemerahan, tidak berbau dan dalam larutan berwarna merah terang berfluoresensi dan umumnya digunakan sebagai pewarna pada tekstil, plastik dan kertas.


Pada dasarnya zat warna adalah racun bagi tubuh manusia. Seperti halnya zat warna Rhodamin B yang banyak digunakan dalam industri tekstil. Limbah yang mengandung Rhodamin B akan menimbulkan masalah kesehatan apabila dimanfaatkan oleh manusia. Oleh karena itu, pencemaran zat warna ke lingkungan perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar tidak sampai masuk ke dalam

---

<sup>1</sup>Yusafi Hala, dkk, Agustus 2011, *Adsorpsi Rhodamin B dalam Air Oleh Karbon Aktif Tempurung Kenari*, Jurnal Ilmu Alam dan Lingkungan vol. I (2), Jurusan Kimia FMIPA Universitas Hasanuddin.

tubuh manusia melalui air yang diminum. Zat warna juga akan mempengaruhi pH lingkungan air yang menyebabkan terganggunya mikroorganisme dan hewan air.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa kerusakan yang terjadi pada saat ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Kerusakan yang terjadi sudah terlihat secara fisik seperti timbulnya berbagai macam penyakit yang mudah menjangkiti manusia. Penyakit-penyakit itu timbul disebabkan manusia itu sendiri karena menggunakan sesuatu tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal ini ditegaskan dalam Q.S. Ar-Ruum (30:41) yang berbunyi :



Terjemahnya :

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*. (Q.S 30 : 41).<sup>2</sup>

Dari ayat di atas Allah SWT menjelaskan bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan maupun di lautan adalah akibat dari perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya manusia harus menghentikan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan timbulnya kerusakan di

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan terjemahnya” surat ke 30:41. Hal. 647.

daratan dan di lautan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

Ada berbagai metode untuk mengolah limbah zat warna yaitu koagulasi, flokulasi, reverse osmosis dan adsorpsi. Metode yang paling banyak digunakan saat ini adalah adsorpsi. Pada umumnya proses adsorpsi menggunakan karbon aktif sebagai adsorben. Akan tetapi karbon aktif yang tersedia secara komersial harganya mahal. Oleh karena itu dicari alternatif adsorben lain yang harganya lebih murah.

Karbon aktif dapat dibuat dari limbah pertanian atau dari senyawa karbon. Berbagai limbah pertanian yang telah digunakan untuk membuat karbon aktif antara lain, tempurung kelapa, kayu bakau, kulit buah kakao, tempurung kemiri dan sekam padi. Salah satu limbah yang berpotensi untuk dijadikan karbon aktif adalah sekam padi. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan limbah sekam padi yang cukup banyak, serta pemanfaatan limbah tersebut yang masih terbatas.<sup>3</sup>

Sekam padi sering diartikan sebagai bahan buangan atau limbah penggilingan padi, keberadaannya yang cenderung meningkat dan mengalami proses penghancuran secara alami yang lambat, sehingga dapat mengganggu lingkungan juga kesehatan manusia. Sekam memiliki kerapatan jenis  $125 \text{ kg/m}^3$ , dengan nilai kalori 1 kg sekam padi sebesar 3300 kkal dan ditinjau dari komposisi kimiawi sekam mengandung karbon (zat arang) 1,33%, hidrogen 1,54%, oksigen 33,645 dan Silika ( $\text{SiO}_2$ ) 16,98%,

---

<sup>3</sup>Lilieek Rohmawati, 2011, *Arang Aktif dari Limbah Sekam Padi*, Jurnal Kreativitas Mahasiswa UNPAD.

artinya sekam dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kimia dan sebagai sumber energi panas untuk keperluan manusia.<sup>4</sup>

Sekam (dedak kasar) atau biasa disebut kulit gabah mengandung 40% selulosa, 30% lignin dan 20% abu. Sekam pada proses pengolahan padi biasanya dianggap limbah dan dibuang dengan cara dibakar ditempat terbuka. Selama ini pemanfaatan sekam masih sangat terbatas dan hampir tidak memiliki nilai ekonomi, misalnya media tanaman hias, pembakaran bata merah, alas pada petelur dan keperluan lokal lainnya.<sup>5</sup>

Proses pembuatan karbon aktif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu aktivasi kimia dengan menggunakan bahan kimia seperti  $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ,  $\text{NaOH}$ ,  $\text{ZnCl}_2$ ,  $\text{H}_3\text{PO}_4$ ,  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{H}_2\text{SO}_4$  dan aktivasi fisika. Aktivasi secara fisika dapat menghilangkan zat pengotor sehingga karbon yang telah diolah dan dibuat secara khusus sehingga pori-pori karbon terbuka, luas permukaan karbon menjadi besar untuk memperbesar daya adsorpsinya, baik terhadap warna, bau dan zat kimia lainnya.

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang Kinetika Adsorpsi Zat Warna Rhodamin B dengan Menggunakan Karbon Aktif Sekam Padi. Zat warna ini dipilih sebagai adsorbat karena merupakan salah satu zat warna yang paling sering digunakan baik dalam industri tekstil maupun industri makanan.

---

<sup>4</sup>Cahyo, *Membuat Arang Sekam Padi*, <http://bagi.membuat-arang-sekam-padi/>16 Mei 2012, Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2012.

<sup>5</sup>Ahsan Abduh Andi Sitohang, 2009, *Pemanfaatan Limbah Sekam Padi Menjadi Arang Aktif Sebagai Adsorben*, Jurnal PKM Institut Pertanian Bogor, h. 12.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka masalah utama yang mendasari dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Berapa waktu kontak optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif sekam padi (*Oryza Sativa L.*) untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B?
2. Bagaimana kinetika adsorpsi arang aktif dari limbah sekam padi (*Oryza Sativa L.*) terhadap zat warna Rhodamin B.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk menentukan waktu kontak optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif sekam padi (*Oryza Sativa L.*) untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B.
2. Untuk menentukan kinetika adsorpsi arang aktif dari limbah sekam padi (*Oryza Sativa L.*) terhadap zat warna Rhodamin B.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi tentang kinetika adsorpsi dari arang aktif sekam padi (*Oryza Sativa L.*) terhadap zat warna rhodamin B.
2. Dapat mengurangi dampak negatif dari pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah zat warna Rhodamin B.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk penelitian yang lebih relevan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Zat Warna Rhodamin B***

Zat Warna (bahan pewarna) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu benda berwarna yang memiliki afinitas kimia terhadap benda yang diwarnainya. Bahan pewarna pada umumnya memiliki bentuk cair dan larut di air. Pada berbagai situasi, proses pewarnaan menggunakan mordant untuk meningkatkan kemampuan menempel bahan pewarna. Bahan pewarna dan pigmen terlihat berwarna karena mereka menyerap panjang gelombang tertentu dari cahaya. Berlawanan dengan bahan pewarna, pigmen pada umumnya tidak dapat larut, dan tidak memiliki afinitas terhadap substrat.<sup>1</sup>

Berdasarkan cara memperolehnya zat warna dibedakan menjadi dua yaitu zat warna alami dan zat warna buatan (sintetis). Zat warna alami adalah zat warna (pigmen) yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Zat warna ini telah digunakan sejak dahulu dan umumnya dianggap lebih aman daripada zat warna sintetis.

---

<sup>1</sup>Jimmy Wales, *Bahan Pewarna*, [http://www.scribd.com/Bahan Pewarna](http://www.scribd.com/Bahan_Pewarna), Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2012.

Zat pewarna alami ini diekstraksi melalui fermentasi, pendidihan atau perlakuan kimiawi dari substansi kimia yang terdapat dalam jaringan tanaman. Kebanyakan pigmen tanaman tidak permanen, warna cepat memudar bila kena deterjen atau cahaya matahari

Jenis tumbuhan sebagai bahan zat warna alam sangat banyak dijumpai di tanah air kita. Berikut ini beberapa contoh tumbuhan penghasil warna, warna yang dihasilkan serta bagian tanaman yang digunakannya di antaranya:

Tabel 1. Tumbuhan Penghasil Warna

| No  | Nama Jenis                                     | Warna yang dihasilkan | Bagian tanaman yang digunakan |
|-----|--|-----------------------|-------------------------------|
|     | Pohon-Pohonan                                  |                       |                               |
| 1.  | Acacia catechu                                 | Coklat                | Kayu keras                    |
| 2.  | Aporosa frutescens (kayu malam, sasah, beurih) | Hitam                 | Kayu keras                    |
| 3.  | Butea Monosperma (plasa)                       | Kuning                | Bunga                         |
| 4.  | Caesalpinia sappan (seccang)                   | Merah                 | Kayu Keras                    |
| 5.  | Ceriops tagal (tingi, tengar)                  | Hitam                 | Kulit kayu                    |
| 6.  | Maclura cochinchinesis (tegeran)               | Kuning                | Kayu teras akar               |
| 7.  | Mallotus philipines (kawasan, ki meong)        | Orange                | Granula buah                  |
| 8.  | Morinda citrifolia (mengkudu)                  | Merah                 | Kulit akar                    |
| 9.  | Peltophorum pterocarpum (soga)                 | Kuning                | Kulit batang                  |
| 10. | Terminalia catappa (katapang)                  | Hitam                 | Kulit, daun, akar, buah muda  |
|     | Semak, perdu, liana                            |                       |                               |
| 1.  | Indigofera sp. (tarum, tom)                    | Biru                  | Daun                          |
| 2.  | Marsdenia tinctoria (tarum akar)               | Biru                  | Daun                          |
| 3.  | Perstrophe bivolvis (noja)                     | Merah                 | Daun, cabang muda             |
| 4.  | Rubia cordiflora                               | Merah orange          | Akar batang                   |
| 5.  | Symplocos (jirak)                              | Kuning                | Kulit                         |
| 6.  | Uncaria gambir (gambir)                        | Hitam                 | Daun, cabang muda             |

Zat warna sintetis adalah zat warna yang biasanya dibuat dipabrik-pabrik dan berasal dari suatu zat kimia. Pewarna ini digolongkan kepada zat berbahaya apabila dicampurkan ke dalam makanan. Pewarna sintetis dapat menyebabkan gangguan kesehatan terutama pada fungsi hati dalam tubuh kita. Contoh-contoh zat pewarna sintesis yang sering digunakan antara lain indigoten, allura red, fast green, tartrazine.<sup>2</sup>

Dibandingkan dengan pewarna alami, pewarna sintetis memiliki beberapa kelebihan, yaitu memiliki pilihan warna yang lebih banyak, mudah disimpan dan lebih tahan lama. Beberapa zat pewarna sintetis bisa saja memberikan warna yang sama, namun belum tentu semua zat pewarna tersebut cocok dipakai sebagai zat aditif pada makanan dan minuman.

Pewarna sintetis mempunyai keuntungan yang nyata dibandingkan pewarna alami, yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam, lebih stabil dan biasanya lebih murah. Proses pembuatan zat pewarna sintetis biasanya melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik sebelum mencapai produk akhir harus melalui suatu senyawa antara yang kadang-kadang berbahaya dan seringkali tertinggal dalam hasil akhir atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Untuk zat pewarna yang dianggap aman, ditetapkan bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0,00014 persen dan

---

<sup>2</sup>Ariani, *Bahaya Pewarna Sintetis Pada Makanan*, 26 September 2012, <http://www.Balipost.com>, Diakses Tanggal 27 November 2012.

timbangan tidak boleh lebih dari 0,001 persen, sedangkan logam berat lainnya tidak boleh ada.

Beberapa keuntungan penggunaan zat pewarna sintetis adalah :

1. Tersedia dalam jumlah memadai.
2. Stabilitas bagus.
3. Kekuatan mewarnai yang tinggi.
4. Daya larut bagus dalam air dan alkohol.
5. Tidak berasa dan tidak berbau.
6. Tersedia dalam berbagai bentuk.
7. Bebas bakteri.

Beberapa zat pewarna sintetis yang masih diizinkan di Indonesia yaitu sebagai berikut :

Tabel 2 . Bahan Pewarna Sintetis Yang Diizinkan di Indonesia

| Pewarna      |                                   | No. Indeks | Batasan penggunaan Maksimum |
|--------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------|
| 1            |                                   | 2          | 3                           |
| Biru berlian | Brilliant blue FCF: CI Food red 2 | 42090      | Secukupnya                  |
| Eritrosin    | Erithrosin: CI food red 14 fast   | 45430      | Secukupnya                  |
| Hijau FCF    | Green FCF: CI Food green 3        | 42053      | Secukupnya                  |
| Hijau S      | Green S: CI food Green4           | 44090      | Secukupnya                  |
| Indigotin    | Indigotin: CI Food Blue 1         | 73015      | Secukupnya                  |
| 1            | 2                                 | 3          | 4                           |

|                 |  |       |            |
|-----------------|--|-------|------------|
| Ponceau 4R      | Ponceau 4R: CI Food Red 7              | 16255 | Secukupnya |
| Kuning kuinelin | Quenelin yellow FCF: CI Food yellow 13 | 15980 | Secukupnya |
| Kuning FCF      | Sunset yellowFCF: CI Food yellow 3     | 15980 | Secukupnya |
| Riboflavina     | Riboflavina                            | -     | Secukupnya |
| Tartrazine      | Tatrazine                              | 19140 | Secukupnya |

Sumber: Peraturan Menkes RI nomor 722/Menkes/Per/IX/1988

Dari tabel diatas zat pewarna sintetis memiliki ambang batas “secukupnya” artinya jumlah yang ditambahkan pada makanan tidak boleh melebihi jumlah wajar yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penggunaan bahan makanan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 4 tahun 2006 bahan pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Bahan Pewarna Sintesis Yang Dilarang Penggunaannya Pada Makanan Di Indonesia.

| No. | Warna  | Nama                         |
|-----|--------|------------------------------|
| 1.  | Merah  | Citrus Red                   |
| 2.  | Merah  | Ponceau 3R                   |
| 3.  | Merah  | Ponceau SX                   |
| 4.  | Merah  | Sudan I                      |
| 5.  | Merah  | Rhodamin B                   |
| 6.  | Merah  | Amaran                       |
| 7.  | Merah  | Ponceau 6R                   |
| 8.  | Oranye | Auramine (CL. Baic Yellow 2) |
| 9.  | Oranye | Chrycidine                   |
| 10. | Oranye | Oil Orange SS                |

<sup>3</sup>Welly Femelia, 2010, *Analisis Penggunaan Zat Warna Pada Keripik Balado yang Diproduksi di Kecamatan Payakumbuh Barat*, Jurnal Penelitian FMIPA Universitas Negeri Malang.

|     |        |                  |
|-----|--------|------------------|
| 11. | Oranye | Oil orange XO    |
| 12. | Oranye | Orange G         |
| 13. | Oranye | Orange GGN       |
| 14. | Kuning | Oil Yellow AB    |
| 15. | Kuning | Oil Yellow OB    |
| 16. | Kuning | Methanil Yellow  |
| 17. | Kuning | Butter Yellow    |
| 18. | Kuning | Aniline Yellow   |
| 19. | Hijau  | Guinea Green B   |
| 20. | Biru   | Indantren Biru R |
| 21. | Violet | Magenta I        |
| 22. | Violet | Magenta II       |
| 23. | Violet | Magenta III      |

Zat pewarna makanan juga dapat diklasifikasikan atas:

1. *Uncertified colour*

Merupakan zat pewarna alami berupa ekstrak pigmen dari tumbuh-tumbuhan atau hewan dan zat pewarna mineral. Penggunaan zat pewarna ini bebas dari sertifikasi. Contoh: Karoten, Biksin, Titanium Oksida, Chocineal, Karmin.

2. *Certified colour*

Disebut juga pewarna sintesis yang tidak dapat digunakan secara sembarangan. Di negara maju, pewarna jenis ini harus melalui sertifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan pada bahan makanan.

*Food and Dugs Administration* (FDA) membagi zat pewarna sintesis menjadi 3 kelompok:


- a. FD & C Colour yaitu pewarna yang diizinkan untuk makanan, obat-obatan dan kosmetik.
- b. D & C yaitu pewarna yang diizinkan untuk obat-obatan dan kosmetik (tidak boleh digunakan untuk makanan).
- c. Ext D & C yaitu pewarna yang diizinkan untuk dipakai pada obat-obatan dan kosmetik dalam jumlah yang dibatasi.<sup>4</sup>

Zat warna Rhodamin B ini merupakan zat warna yang bersifat karsinogenik dan menyerang hati. Zat warna tersebut walaupun telah dilarang penggunaannya ternyata masih ada produsen yang sengaja menambahkan zat Rhodamin B untuk produk cabe giling merah sebagai pewarna merah. Rhodamin B ( $C_{28}H_{31}N_2O_3Cl$ ) adalah bahan kimia sebagai pewarna dasar untuk berbagai kegunaan, semula zat ini digunakan untuk kegiatan histologi dan sekarang berkembang untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan sifatnya yang berfluorensi dalam sinar matahari.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Djarismawati, 2004, *Pengetahuan dan Perilaku Pedagang Cabe Merah Giling dalam Penggunaan Rhodamin B di Pasar Tradisional di DKI Jakarta*, Jurnal Penelitian, h. 2.



Gambar 1. Struktur Rhodamin B

Rhodamin B sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengena mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan dan bahaya kanker hati. Bahaya akut Rhodamin B bila sampai tertelan maka dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan air seni akan berwarna merah atau merah muda. Apabila terpapar Rhodamin B dalam waktu yang lama maka dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati dan kanker hati. Penyalahgunaan Rhodamin B untuk pewarna pangan telah ditemukan untuk beberapa jenis pangan. Pangan tersebut antara lain adalah kerupuk, terasi dan jajanan yang berwarna merah.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Rini Pujiarti, *Hindari Pangan yang Mengandung Pewarna Rhodamin B*, Wordpress. Com 15 Desember 2010. <http://www://Wordpress.com>, Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2012.

Tanda-tanda dan gejala bila terpapar Rhodamin B :

1. Jika terhirup dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan.
2. Jika terkena kulit dapat menimbulkan iritasi pada kulit.
3. Jika terkena mata dapat menimbulkan iritasi pada mata, mata kemerahan pada kelopak mata.
4. Jika tertelan dapat menimbulkan gejala keracunan dan air seni berwarna merah atau merah muda.<sup>7</sup>

### ***B. Adsorpsi***

Adsorpsi atau penyerapan adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat pada suatu padatan atau cairan (zat penyerap, adsorben) dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film (zat terserap, adsorbat) pada permukaannya. Berbeda dengan absorpsi yang merupakan penyerapan fluida oleh fluida lainnya dengan membentuk suatu larutan. Adsorpsi secara umum adalah proses penggumpalan substansi terlarut (*soluble*) yang ada dalam larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap, dimana terjadi suatu ikatan kimia fisika antara substansi dengan penyerapnya.<sup>8</sup>

Mekanisme peristiwa adsorpsi meliputi molekul adsorbat berdifusi melalui suatu lapisan batas ke permukaan luar adsorben (disebut difusi eksternal). Sebagian ada yang teradsorpsi di permukaan luar namun sebagian besar terdifusi lanjut

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup>Arifin, *Adsorpsi*, <http://www.scribd.com/doc/Adsorpsi> 20 Mei 2011, Diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

kedalam pori-pori adsorben (disebut difusi internal). Bila kapasitas adsorpsi masih sangat besar, sebagian akan teradsorpsi dan terikat dipermukaan, namun bila permukaan sudah jenuh atau mendekati jenuh dengan adsorbat, dapat terjadi dua kemungkinan. Pertama, terbentuk lapisan adsorpsi kedua dan seterusnya diatas adsorbat yang telah terikat di permukaan. Gejala ini disebut adsorpsi multi layer. Kedua, tidak terbentuk lapisan kedua dan seterusnya sehingga adsorbat yang belum teradsorpsi berdifusi keluar pori dan kembali ke arus fluida.<sup>9</sup>

Ada dua metode adsorpsi yaitu adsorpsi secara fisika (*physiosorption*) dan adsorpsi secara kimia (*chemisorption*). Kedua metode ini terjadi bila molekul-molekul dalam fase cair diikat pada permukaan suatu fase padat sebagai akibat dari gaya tarik menarik pada permukaan padatan (adsorben), mengatasi energi kinetik dari molekul-molekul kontamina dalam cairan (adsorbat).

Adsorpsi secara fisik adalah adsorpsi yang reversibel (bolak-balik) dengan interaksi lemah, energi untuk adsorpsi secara fisik besarnya kurang dari 63-84 kJ/mol. Sedangkan adsorpsi kimia, yaitu interaksi antara adsorben dan adsorbatnya lebih kuat karena terjadi reaksi antara permukaan adsorben dengan adsorbatnya, energi untuk adsorpsi secara kimia biasanya lebih besar dari 84-126 kJ/mol.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Ahsan, *ibid.* h. 11.

<sup>10</sup>*Ibid*

## 1. Isoterm Adsorpsi Freundlich

Bagi suatu sistem adsorpsi tertentu, hubungan antara banyaknya zat yang teradsorpsi persatuan luas atau persatuan berat adsorben dengan konsentrasi zat terlarut, pada suhu tertentu, disebut isoterm adsorpsi. Freundlich menyatakan isoterm adsorpsi ini sebagai berikut :

$$\frac{x}{m} = k \cdot C^{1/n}$$

dimana : x : Jumlah zat yang teradsorpsi (gram)

m : Jumlah adsorben (gram)

C : Konsentrasi zat terlarut dalam larutan setelah terjadi kesetimbangan adsorpsi.

k dan n : Tetapan

persamaan  $x/m = kC^{1/n}$  dapat diubah menjadi :  $\log x/m = \log k + 1/n \log C$ .

Persamaan ini mengungkapkan bahwa bila suatu proses adsorpsi mengikuti isotherm Freundlich maka  $\log x/m$  terhadap  $\log C$  akan menghasilkan garis lurus. Selanjutnya akan dapat ditentukan tetapan k dan tetapan n.<sup>11</sup>

## 2. Isoterm Adsorpsi Langmuir

Isoterm adsorpsi Langmuir mengasumsikan bahwa pada permukaan adsorben terdapat situs-situs aktif, yang masing-masing situs aktif tersebut hanya satu molekul saja yang teradsorpsi. Pengikatan adsorben oleh adsorbat dapat terjadi secara kimia atau fisika, tetapi harus cukup kuat untuk mencegah terjadinya perpindahan molekul

---

<sup>11</sup>*Ibid.* h. 3

adsorpsi pada permukaan. Untuk mengevaluasi adsorpsi adsorbat dengan adsorben digunakan persamaan Langmuir :

$$W = \frac{b \cdot K \cdot C}{1 + K \cdot C}$$

Untuk mengevaluasi keberlakuan data yang diperoleh, persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk persamaan linear sebagai berikut:

$$\frac{C}{W} = \frac{1}{b \cdot K} + \frac{1}{b} C$$

Dimana :  $C_e$  = Konsentrasi kesetimbangan larutan (mg/L)

$W$  = Jumlah zat yang teradsorpsi per gram adsorben (mg/g)

$b$  = Konsentrasi Langmuir yaitu kapasitas adsorpsi (mg/g)

$K$  = Parameter afinitas

Konstanta  $b$  dan  $k$  dapat diperoleh dari perpotongan dan kemiringan pada plot linear antara  $C_e/W$  terhadap  $C_e$ .<sup>12</sup>

### ***C. Kinetika Adsorpsi***

Kinetika adsorpsi menyatakan adanya proses penyerapan suatu zat oleh adsorben dalam fungsi waktu. Adsorpsi terjadi pada permukaan zat padat karena adanya gaya tarik atom atau molekul pada permukaan zat padat. Molekul-molekul pada permukaan zat padat atau zat cair, mempunyai gaya tarik ke arah dalam, karena

---

<sup>12</sup>Durra Hapid, *Kapasitas Adsorpsi Pasir Silikat Terhadap Zat Warna Rhodamin B*, Skripsi Sarjana Fakultas MIPA UNM: Makassar, 2008, h. 2.

tidak ada gaya-gaya lain yang mengimbangi. Adanya gaya-gaya ini menyebabkan zat padat dan zat cair, mempunyai gaya adsorpsi.<sup>13</sup>

Disamping kondisi kesetimbangan dari proses adsorpsi (isoterm adsorpsi), kinetika adsorpsi juga merupakan salah satu faktor yang turut berpengaruh dalam merancang suatu proses adsorpsi dalam pengolahan limbah. Biosorben yang baik adalah biosorben yang mampu menyerap zat warna dengan cepat sehingga waktu kontak antara larutan dengan biosorben cukup singkat. Kinetika menggambarkan laju penyerapan solut yang selanjutnya akan mengontrol waktu penyerapan adsorbat pada interface antara padatan dan larutan. Penentuan kinetika adsorpsi memiliki peranan yang penting dalam menentukan laju penyerapan (zat warna) dari larutan. Kinetika adsorpsi pada pengolahan limbah juga berguna untuk mengetahui mekanisme adsorpsi yang terjadi.<sup>14</sup>

Kinetika adsorpsi menggambarkan tingkat laju penyerapan yang terjadi pada adsorben terhadap adsorbat. Karakteristik kemampuan penyerapan adsorben terhadap adsorbat dapat dilihat dari laju adsorpsinya. Laju adsorpsi dapat diketahui dari konstanta laju adsorpsi ( $k$ ) dan orde reaksi yang dihasilkan dari suatu model kinetika

---

<sup>13</sup>Safrizal, *Adsorpsi Pada Larutan*, <http://www.jejaringkimia.web.id/2010/12/adsorpsi-pada-larutan.html>. Diakses Pada tanggal 15 April 2013.

<sup>14</sup>Suryadi Ismadji, 2010, *Kinetika Adsorpsi Zat Warna Congo Red dan Rhodamin B dengan Menggunakan Serabut Kelapa dan Ampas Tebu*, Jurnal Penelitian, Jurusan Teknik Kimia Universitas Widya Mandala Surabaya, h. 2.

adsorpsi. Tahap pengujian laju adsorpsi dapat dilakukan dengan menduga orde reaksi.<sup>15</sup>

Orde reaksi adalah jumlah pangkat konsentrasi-konsentrasi yang menghasilkan suatu garis lurus.

### 1. Kinetika Reaksi Orde Nol

$$A \longrightarrow B$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k [A]^0 \frac{d[A]}{dt} = k$$

$$d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$[A] - [A]_0 = -kt$$

$$[A] = -kt + [A]_0$$

### 2. Kinetika Reaksi Orde Satu

$$A \longrightarrow B$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k [A]$$

$$\frac{d[A]}{[A]} = -k dt$$

$$\int \frac{d[A]}{[A]} = -k \int_0^x dt$$

$$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$$

---

<sup>15</sup>Muslich, dkk, *Kinetika Adsorpsi Isotermal -Karoten dari Olein Sawit Kasar Dengan Menggunakan Bentonit*, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, 2010.

### 3. Kinetika Reaksi Orde Dua

$$\frac{d[A]}{dt} = k [A]$$

$$\frac{d[A]}{[A]^2} = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]^2} = -k \int_0^t dt$$

$$-\left(\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0}\right) = -k$$

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = k$$

$$\frac{1}{[A]} = k + \frac{1}{A_0}$$

Orde reaksi dapat ditentukan dengan 3 metode yaitu metode substitusi, metode grafik dan metode waktu paruh.

#### 1) Metode Substitusi

Data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai orde reaksi. Jika menghasilkan k yang konstan maka reaksi dianggap berjalan sesuai orde tersebut.

#### 2) Metode Grafik

Metode grafik dilakukan dengan memplot data pada grafik, untuk orde nol konsentrasi diplot terhadap waktu linear, untuk orde pertama log konsentrasi diplot terhadap waktu linear, untuk orde kedua 1/konsentrasi diplot terhadap waktu linear.

### 3) Metode Waktu Paruh

Hubungan antara waktu paruh dengan seluruh konsentrasi jika seluruh reaktan sama:  $t_{1/2} \propto \frac{1}{a^n - 1}$  dimana n adalah orde reaksi.<sup>16</sup>

## D. Karbon Aktif

### 1. Defenisi Karbon Aktif

Karbon atau biasa disebut arang adalah suatu bahan padat berpori yang merupakan hasil pembakaran bahan yang mengandung karbon. Sedangkan karbon aktif adalah karbon yang diaktifkan dengan cara perendaman dalam bahan kimia atau dengan cara mengalirkan uap panas ke dalam bahan sehingga pori bahan menjadi lebih terbuka. Permukaan arang aktif yang semakin luas berdampak pada semakin tingginya daya serap bahan terhadap suatu gas atau cairan.<sup>17</sup>

Karbon aktif mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. Beberapa limbah hasil pertanian seperti jerami padi, jerami gandum, kulit kacang, bambu dan serabut kelapa dapat dimanfaatkan menjadi produk arang aktif dan telah dikaji secara mendalam dengan berbagai prosedur yang berbeda.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Tri Yulianti, *Kinetika Kimia*, [http://www.scribd.com/doc/Kinetika Kimia](http://www.scribd.com/doc/Kinetika_Kimia), Diakses pada tanggal 15 April 2013.

<sup>17</sup>Sudrajat P dan Tjipto Utomo, *Pembuatan Karbon Aktif*, Hasil Penelitian Lembaga Kimia Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Bandung: Bandung 2005.

<sup>18</sup>Suherman, Ikawati dan Melati 2009, *Pembuatan Karbon Aktif Dari Limbah Kulit Singkong UKM Tapioka Kabupaten Pati*, Jurnal Penelitian, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, h. 2.

Ketika pemanasan berlangsung diusahakan agar tidak terjadi kebocoran udara didalam ruangan sehingga bahan yang mengandung karbon tersebut hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi. Arang selain digunakan sebagai bahan bakar, juga dapat digunakan sebagai adsorben (penyerap). Daya serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat menjadi lebih tinggi jika arang tersebut diaktivasi dengan aktivator bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur tinggi. Dengan demikian, arang akan mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimia.<sup>19</sup>

Karbon aktif diproses sehingga mempunyai daya serap yang tinggi terhadap warna, bau, zat-zat beracun dan zat kimia lainnya. Karbon aktif mengandung 5-15% abu dan sisanya adalah karbon. Selain unsur karbon yang tinggi arang juga mengandung sejumlah unsur-unsur lain yang terikat secara kimia seperti nitrogen, oksigen, belerang dan berbagai unsur yang berasal dari bahan mentahnya.



Gambar 2. Karbon aktif

---

<sup>19</sup>Auliawati, 2009, *Pemanfaatan Tongkol Jagung Sebagai Adsorben Dalam Proses Penjernihan Air*, Jurnal Penelitian, FMIPA Universitas Negeri Malang, h. 5.

Satu gram karbon aktif pada umumnya memiliki luas permukaan seluas 500-1500 m<sup>2</sup>, sehingga sangat efektif dalam menangkap partikel-partikel yang sangat halus berukuran 0,01-0,0000001 mm. Karbon aktif bersifat sangat aktif dan akan menyerap apa saja yang kontak dengan karbon tersebut. Dalam waktu 60 jam biasanya karbon aktif tersebut menjadi jenuh dan tidak aktif lagi. Oleh karena itu biasanya arang aktif dikemas dalam kemasan yang kedap udara sampai tahap tertentu. Beberapa jenis arang aktif dapat di reaktivasi kembali, meskipun demikian tidak jarang yang disarankan untuk sekali pakai. Reaktivasi karbon aktif sangat tergantung dari metode aktivasi sebelumnya, oleh karena itu perlu diperhatikan keterangan pada kemasan produk tersebut.

## 2. Proses Pembuatan Karbon Aktif

Secara umum proses pembuatan karbon aktif dapat dibagi dua yaitu :

### a. Proses Kimia

Bahan baku dicampur dengan bahan-bahan kimia tertentu, kemudian dibuat padat. Selanjutnya padatan tersebut dibentuk menjadi batangan dan dikeringkan serta dipotong-potong. Aktivasi dilakukan pada temperatur 100°C. Karbon aktif yang dihasilkan dicuci dengan air selanjutnya dikeringkan pada temperatur 300°C. Dengan proses kimia, bahan baku dapat dikarbonisasi terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan bahan-bahan kimia.

## b. Proses Fisika

Bahan baku terlebih dahulu dibuat arang, selanjutnya arang tersebut digiling, diayak untuk selanjutnya diaktivasi dengan cara pemanasan pada temperatur 400-1000°C yang disertai pengaliran uap. Proses fisika banyak digunakan dalam aktivasi arang antara lain :

- 1) Proses Briket: bahan baku atau arang terlebih dahulu dibuat briket, briket yang dihasilkan dikeringkan pada suhu 550°C untuk selanjutnya diaktivasi dengan uap.
- 2) Destilasi kering: merupakan suatu proses penguraian suatu bahan akibat adanya pemanasan pada temperatur tinggi dalam keadaan sedikit maupun tanpa udara.

Hasil yang diperoleh berupa residu dan asam asetat. Residu yang dihasilkan bukan merupakan karbon murni, tetapi masih mengandung abu. Hasil yang diperoleh seperti etanol, asam asetat dan arang tergantung pada bahan baku yang digunakan. Diharapkan daya serap karbon aktif yang dihasilkan dapat menyerupai atau lebih baik dari pada daya serap arang aktif yang diaktifkan dengan menyertakan bahan-bahan kimia. Selain itu dengan cara ini, pencemaran lingkungan sebagai akibat adanya penguraian senyawa-senyawa kimia dari bahan-bahan pada saat proses pengarangan dapat dihindari. Selain itu, dapat dihasilkan uap cair sebagai hasil pengembunan uap hasil penguraian senyawa-senyawa organik dari bahan-bahan baku. Lamanya destilasi serta bertambah tingginya temperatur destilasi mengakibatkan jumlah

arang yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan destilasi dan daya serap makin besar. Meskipun dengan semakin bertambahnya temperatur destilasi, daya serap arang aktif semakin baik, masih diperlukan pembatasan temperatur yaitu tidak melebihi 1000°C, karena banyak berbentuk abu sehingga menutupi pori-pori yang berfungsi untuk mengadsorpsi. Sebagai akibatnya daya serap karbon aktif akan menurun. Selanjutnya campuran arang dan aktivator dipanaskan pada temperatur dan waktu tertentu. Hasil diperoleh, diuji daya serapnya terhadap larutan iodium.<sup>20</sup>


Namun secara umum dan sederhana proses pembuatan karbon aktif terdiri dari tiga tahap yaitu:

- 1) Dehidrasi: Proses penghilangan air dimana bahan baku dipanaskan sampai temperatur 170°C.
- 2) Karbonisasi: pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon. Suhu diatas 170°C akan menghasilkan CO dan asam asetat. Pada suhu 275°C, dikomposisi menghasilkan ter, metanol dan hasil samping lainnya. Pembentukan karbon terjadi pada temperatur 400-600°C.
- 3) Aktivasi: Dapat dilakukan dengan uap atau CO<sub>2</sub> sebagai aktivator. Proses aktivasi merupakan proses untuk menghilangkan hidrokarbon yang melapisi permukaan arang sehingga dapat meningkatkan porositas arang. Proses aktivasi merupakan hal yang penting diperhatikan disamping bahan

---

<sup>20</sup>Auliawati, *ibid* h. 6

baku yang digunakan. Aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik sifat fisika maupun sifat kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi.<sup>21</sup>



Gambar : 3 Struktur pori karbon aktif

### 3. Syarat Mutu Karbon Aktif

SII No. 0258 – 79 menjelaskan arang aktif yang baik mempunyai persyaratan seperti yang tercantum pada tabel berikut:

Tabel 4. Spesifikasi Karbon Aktif

| Jenis                                   | Persyaratan    |
|---|----------------|
| Bagian yang hilang pada pemanasan 950°C | Maksimum 15 %  |
| Air                                     | Maksimum 10 %  |
| Abu                                     | Maksimum 2,5 % |
| Bagian yang tidak diperarang            | Tidak nyata    |
| Daya serap terhadap larutan             | Maksimum 20 %  |

<sup>21</sup>*Ibid*

a. Tipe Karbon Aktif

Karbon aktif terdiri atas 2 tipe yaitu :

1). Karbon aktif sebagai pemucat

Biasanya berbentuk serbuk sangat halus dengan diameter pori mencapai  $1000\text{\AA}$  yang digunakan dalam fase cair. Umumnya berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu yang menyebabkan warna dan bau yang tidak diharapkan dan membebaskan pelarut dari zat-zat pengganggu dan kegunaan lainnya pada industri kimia. Arang ini dapat diperoleh dari bahan baku yang mempunyai densitas kecil dan mempunyai struktur yang lemah misalnya, serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas dan lain-lain.

2 ). Karbon aktif sebagai penyerap uap

Biasanya berbentuk granula atau pellet yang sangat keras dengan diameter pori berkisar antara  $10\text{-}200\text{\AA}$ . Tipe porinya lebih halus dan digunakan dalam fase gas yang berfungsi untuk memperoleh kembali pelarut atau katalis pada pemisahan dan pemurnian gas. Arang ini dapat diperoleh dari bahan baku yang mempunyai struktur keras misalnya, tempurung kelapa, tulang dan lain-lain.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Ulysses Ronquillo, *Meningkatkan Nilai Arang Tempurung Jadi Karbon Aktif*, Wordpress.com, 09 Agustus 2010. [Http://www.Wordpress.com](http://www.Wordpress.com). (Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2012).

### b. Manfaat Karbon Aktif

Pada umumnya karbon aktif digunakan sebagai bahan penyerap dan penjernih. Dalam jumlah kecil juga digunakan sebagai katalisator. Karbon aktif juga telah digunakan secara luas dalam industri kimia, seperti pada industri makanan dan minuman serta farmasi. Karbon aktif merupakan bahan yang multifungsi dimana hampir sebagian besar telah dipakai penggunaannya oleh berbagai jenis industri. Selain digunakan pada industri pangan juga digunakan pada industri non pangan. Pada industri non pangan ini karbon aktif digunakan untuk gas, zat cair, pengolahan pulp, pengolahan pupuk, pengolahan emas serta pemurnian minyak goreng dan glukosa.

Untuk lebih jelasnya penggunaan karbon aktif dalam berbagai industri dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>23</sup>

Tabel 5. Kegunaan Karbon Aktif

| No.       | Tujuan         | Pemakaian   |
|-----------|----------------|---|
| 1         | 2              | 3   |
| Untuk Gas |                |   |
| 1.        | Pemurnian gas  | Desulfurasi, menghilangkan gas beracun, bau busuk, asap, menyerap racun |
| 2.        | Pengolahan LNG | Desulfurisasi dan penyaringan berbagai bahan mentah dan reaksi gas.     |
| 3.        | Katalisator    | Reaksi katalisator atau pengangkut vinil klorida, vinil asetat.         |

<sup>23</sup>Kadek Anggarawati, *Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Ampas Tebu BZ 121 (Saccharum officinarum) Terhadap Zat Warna Rhodamin B*, Skripsi Sarjana, FMIPA UNM Makassar. 2009, h. 16.

|                |                                     |   |
|----------------|-------------------------------------|---|
| 4.             | Lain-lain                           | Menghilangkan bau pada kamar pendingin.   |
| 1              | 2                                   | 3   |
| Untuk zat cair |                                     |   |
| 1.             | Industri obat dan makanan           | Menyaring dan menghilangkan warna, bau dan rasa   |
| 2.             | Minuman ringan dan minuman keras    | Menghilangkan warna dan bau   |
| 3.             | Kimia perminyakan                   | Penyulingan bahan mentah dan zat perantara.   |
| 4.             | Pembersih air                       | Menyaring/menghilangkan bau, warna zat pencemar, pelindung dan penukar resin dalam penyulingan air. |
| 5.             | Pembersih air buangan               | Membersihkan air buangan dari pencemar, warna, bau dan logam berat.                                 |
| 6.             | Penambakan udang dan benur          | Pemurnian, menghilangkan bau dan warna.   |
| 7.             | Pemurnian pelarut                   | Penarikan kembali pelarut, methanol, aseton dan lain-lain.  |
| Lain-lain      |                                     |   |
| 1.             | Pengolahan pulp                     | Pemurnian, menghilangkan bau  |
| 2.             | Pengolahan pupuk                    | Pemurnian   |
| 3.             | Pengolahan emas                     | Pemurnian   |
| 4.             | Pemurnian minyak goreng dan glukosa | Menghilangkan bau, warna dan rasa tidak enak.   |

#### 4) Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Karbon Aktif

Sifat karbon aktif yang paling penting adalah daya serap. Dalam hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya serap adsorpsi yaitu :

##### a. Sifat serapan

Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh karbon aktif, tetapi kemampuannya untuk mengadsorpsi berbeda untuk masing-masing senyawa.

Adsorpsi akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari struktur yang sama, seperti dalam deret homolog. Adsorpsi juga dipengaruhi oleh gugus fungsi, posisi gugus fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai dari senyawa serapan.

b. Temperatur

Dalam pemakaian karbon aktif dianjurkan untuk mengamati temperatur pada saat berlangsungnya proses. Faktor yang mempengaruhi temperatur proses adsorpsi adalah viskositas dan stabilitas termal senyawa serapan. Jika pemanasan tidak mempengaruhi sifat-sifat senyawa serapan, seperti terjadi perubahan warna maupun dekomposisi, maka perlakuan dilakukan pada titik didihnya. Untuk senyawa volatil, adsorpsi dilakukan pada temperatur kamar atau bila memungkinkan pada temperatur yang lebih rendah.

c. pH (derajat keasaman)

untuk asam-asam organik, adsorpsi akan meningkat bila pH diturunkan, yaitu dengan penambahan asam-asam mineral. Ini disebabkan karena kemampuan asam mineral untuk mengurangi ionisasi asam organik tersebut. Sebaliknya jika pH asam organik dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorpsi akan berkurang sebagai akibat terbentuknya garam.

d. Waktu singgung

Bila karbon aktif ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk mencapai kesetimbangan. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan jumlah arang yang digunakan. Selisih ditentukan oleh dosis karbon

aktif, pengadukan juga mempengaruhi waktu singgung. Pengadukan dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada partikel karbon aktif untuk bersinggungan dengan senyawa serapan. Untuk larutan yang mempunyai viskositas tinggi, dibutuhkan waktu singgung yang lebih lama.<sup>24</sup>

### ***E. Sekam Padi***

Padi (*Oryza sativa L*) sebagai penghasil sekam termasuk anggota famili *Graminae* yang telah lama di budidayakan di Indonesia. Padi merupakan jenis sereal atau biji-bijian yang menjadi komoditas pangan pokok (*staple food*) di Indonesia. Maka dari itu, tanaman yang kaya akan karbohidrat ini menghasilkan pangan tertinggi dibandingkan jenis sereal lainnya. Konsumsi beras (produk olahan dari padi) di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, setiap tahunnya konsumsi beras Indonesia mencapai 139 kilogram per kapita.<sup>25</sup>

Sebelum dikonsumsi, padi memerlukan proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan padi akan menghasilkan gabah dan sekam, gabah sebagai penghasil beras mengandung 20-23% sekam, 6-8% bekatul dan sisanya beras. Beras merupakan makanan sumber karbohidrat yang utama di kebanyakan negara Asia. Negara-negara lain seperti di benua Eropa, Australia dan Amerika mengkonsumsi beras dalam jumlah yang jauh lebih kecil daripada negara Asia.<sup>26</sup>


---

<sup>24</sup>Lili Nur Indah Sari, *Karbon Aktif*, Al-Qur'an. Com, 06 November 2009.[http://www. Al-Qur'an.com](http://www.Al-Qur'an.com). Diakses Pada 10 Juni 2012.

<sup>25</sup>Anonim, Tanaman Padi, <http://www.scribd.com/doc/TanamanPadi>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2012.

<sup>26</sup>*Ibid*

Padi merupakan tanaman yang mempunyai banyak manfaat, karena selain berasnya merupakan bahan makanan pokok, sekam padi dan jerami juga bermanfaat bagi manusia, hal ini membuktikan maha kuasaNya Allah yang menciptakan segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Ali-Imran (3:191) yang berbunyi :



Terjemahnya :

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”.<sup>27</sup>

Sekam adalah bagian dari bulir padi-padian (*serealia*) berupa lembaran yang kering, bersisik dan tidak dapat dimakan yang melindungi bagian dalam (*endospermium* dan *embrio*). Sekam dapat dijumpai pada hampir semua anggota rumput-rumputan (*Poaceae*), meskipun pada beberapa jenis budidaya ditemukan pula variasi bulir tanpa sekam (misalnya jagung dan gandum). Dalam pertanian, sekam

<sup>27</sup>Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan terjemahnya*” surat ke 3:191. Hal. 110.

dapat dipakai sebagai campuran pakan, alas kandang, dicampur di tanah sebagai pupuk, dibakar, atau arangnya dijadikan media tanam.<sup>28</sup>

Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua belahan yang disebut *lemma* dan *palea* yang saling bertautan. Pada proses penggilingan beras sekam akan terpisah dari butir beras dan menjadi bahan sisa atau limbah penggilingan. Dari proses penggilingan padi biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%, dedak sekitar 8-12% dan beras antara 50-63,5%.<sup>29</sup>



Gambar 4. Sekam Padi

Pemanfaatan limbah sekam padi menjadi adsorben merupakan pemanfaatan dalam skala luas, diantaranya dapat diaplikasikan dalam pemurnian gas, pengolahan LNG, katalisator, industri obat dan makanan, minuman ringan, minuman keras,

---

<sup>28</sup>Ahmad Afif, *Sekam*, <http://www.scribd.com/doc/sekam>, Diakses pada tanggal 08 Juni 2012.

<sup>29</sup>Ahsan. *op. cit.* h. 11. Abduh Andi Sitohang, 2012, *Pemanfaatan Limbah Sekam Padi Menjadi Arang Aktif Sebagai Adsorben*, Jurnal PKM, Institut Pertanian Bogor, h. 11.

pembersih air, pembersih air buangan, penambahan udang dan benur, pelarut, pengolahan pulp, pupuk, emas, minyak dan lain-lain.<sup>30</sup>

Jika sekam padi dibuang dalam tanah dalam jumlah yang banyak akan membutuhkan lahan yang banyak pula dan dapat mengurangi estetika tanah atau jika dibakar secara langsung dapat menambah emisi karbon dalam atmosfer. Untuk memaksimalkan pengolahan limbah sekam padi perlu dicari alternatif lain yang lebih bermanfaat, salah satunya yaitu mengolah sekam padi menjadi arang aktif.<sup>31</sup>

#### ***F. Spektrofotometer Sinar Tampak (Visible)***

Spektrofotometri visible disebut juga spektrofotometri sinar tampak. Yang dimaksud sinar tampak adalah sinar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia adalah cahaya dengan panjang gelombang 400-800 nm dan memiliki energi sebesar 299–149 kJ/mol.

Elektron pada keadaan normal atau berada pada kulit atom dengan energi terendah disebut keadaan dasar (ground-state). Energi yang dimiliki sinar tampak mampu membuat elektron tereksitasi dari keadaan dasar menuju kulit atom yang memiliki energi lebih tinggi atau menuju keadaan tereksitasi.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, h. 17

<sup>31</sup>Pristiwi Try Enggarawati, *Pemanfaatan Limbah Sekam Padi dan Sabut Kelapa Sebagai Isian Batako Ramah Lingkungan*, Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan UPN Veteran: Surabaya 2011, h. 1.

Cahaya yang diserap oleh suatu zat berbeda dengan cahaya yang ditangkap oleh mata manusia. Cahaya yang tampak atau cahaya yang dilihat dalam kehidupan sehari-hari disebut warna komplementer. Misalnya suatu zat akan berwarna orange bila menyerap warna biru dari spektrum sinar tampak dan suatu zat akan berwarna hitam bila menyerap semua warna yang terdapat pada spektrum sinar tampak. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut:

Tabel 6. Panjang gelombang dan warna komplementer

| Panjang gelombang (nm) | Warna yang diserap | Warna komplementer (warna yang terlihat) |
|------------------------|--------------------|--|
| 400 – 435              | Ungu               | Hijau kekuningan                         |
| 435 – 480              | Biru               | Kuning                                   |
| 480 – 490              | Biru kehijauan     | Jingga                                   |
| 490 – 500              | Hijau kebiruan     | Merah                                    |
| 500 – 560              | Hijau              | Ungu kemerahan                           |
| 560 – 580              | Hijau kekuningan   | Ungu                                     |
| 580 – 595              | Kuning             | Biru                                     |
| 595 – 610              | Jingga             | Biru kehijauan                           |
| 610 – 800              | Merah              | Hijau kebiruan                           |

Zat yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri sinar tampak adalah zat dalam bentuk larutan dan zat tersebut harus tampak berwarna, sehingga analisis yang didasarkan pada pembentukan larutan berwarna disebut juga metode kolorimetri.

Panjang gelombang yang digunakan untuk melakukan analisis adalah panjang gelombang dimana suatu zat memberikan penyerapan paling tinggi yang disebut

maks. Hal ini disebabkan jika pengukuran dilakukan pada panjang gelombang yang sama, maka data yang diperoleh makin akurat atau kesalahan yang muncul makin kecil.

Instrumen spektrofotometer Visibel mempunyai beberapa komponen yaitu:

1. Sumber radiasi

Sumber radiasi untuk spektrofotometer visible adalah lampu tungsten atau biasa juga disebut lampu wolfram.

2. Monokromator

Alat yang paling umum dipakai untuk menghasilkan berkas radiasi dengan satu panjang gelombang. Monokromator untuk spektrofotometer visible dan spektrofotometer UV-VIS sama yaitu mempunyai celah, lensa, cermin dan prisma.

3. Wadah sampel

Wadah sampel umumnya disebut kuvet atau sel. Sel spektrofotometer VIS umumnya mempunyai panjang lintasan 1 cm, namun tersedia juga sel dengan ketebalan yang sangat beraneka, mulai dari lintasan yang sangat pendek, kurang dari 1 mm sampai 10 cm atau bahkan lebih.

4. Detektor


Radiasi yang melewati sampel akan ditangkap oleh detector yang akan mengubahnya menjadi besaran terukur.

5. Rekorder

Radiasi yang ditangkap oleh detektor kemudian diubah menjadi arus listrik oleh rekorder dan terbaca dalam bentuk transmittansi.

6. Read out (pembacaan hasil)<sup>32</sup>

Berikut merupakan gambar skema alat dari spektrofotometer visibel.



Gambar 5. Skema alat spektrofotometer visibel<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Guntur Sucipto, *Instrumentasi pada Spektrofotometer VIS*, <http://www.Kimiaunnes.blogspot.com> 25 November 2009, Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2012.

<sup>33</sup>Agung Hermawan, *Gambar Spektrofotometer VIS*, <http://www.scribd.com/doc/gambar-spektrofotometer-visibel>. Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2012.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### ***A. Waktu dan Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada bulan Juni – Agustus 2012.

##### ***B. Alat dan Bahan***

###### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Spektrofotometer Visibel, Shaker water bath, grand size, neraca analitik, oven, tanur, penangas listrik, kertas pH universal, aluminium foil, gelas kimia, erlenmeyer, cawan, pipet volume, batang pengaduk, corong, spatula dan bulb.

###### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah zat warna Rhodamin B, sekam padi, water steril, asam klorida (HCl) 0,25 N dan NaOH 0,5 N.

### ***C. Prosedur Penelitian***

#### **1. Pembuatan Karbon Aktif Sekam Padi**

- a. Dehidrasi, yaitu menjemur sekam padi diatas sinar matahari sampai kering.
- b. Karbonisasi (proses pengarangan) dilakukan dengan memasukkan sekam padi kedalam kaleng karbonisasi lalu dibakar, kemudian didinginkan 6-7 jam. Proses pembakaran (karbonisasi) dilakukan dengan udara terbatas.
- c. Penggilingan, yaitu proses penggilingan karbon (arang) sekam padi yang dihasilkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven selama 1 jam pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$ , kemudian di ayak dengan menggunakan ayakan 400 mesh.
- d. Aktivasi yaitu proses pengaktifan arang sekam padi. Arang sekam padi yang telah di ayak kemudian dimasukkan ke dalam tanur selama 2 jam pada suhu  $400^{\circ}\text{C}$ , setelah itu arang sekam padi direndam dengan zat aktivator NaOH 0,5 N selama 24 jam, setelah itu disaring dan di cuci dengan air panas kemudian ditambahkan HCl 0,25 N sampai netral. Setelah aktivasi arang selanjutnya dimasukkan kedalam oven pada suhu  $110^{\circ}\text{C}$  selama 2 jam.

#### **2. Pembuatan Larutan Induk Zat warna Rhodamin B**

- a. Pembuatan larutan induk zat warna rhodamin B 1000 ppm

Menimbang 0,5 gram zat warna rhodamin B, lalu dilarutkan dalam aquades sampai volumenya tepat 500 ml.

b. Pembuatan larutan baku zat warna Rhodamin B 100 ppm

Sebanyak 10 ml larutan zat warna Rhodamin B 1000 ppm dimasukkan kedalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan aquades sampai tanda batas.

c. Pembuatan deret larutan baku

Untuk kurva standar dibuat deret 0,5 ppm, 1 ppm, 1,5 ppm, 2 ppm dan 2,5 ppm.

3. Penentuan waktu optimum adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B.

Untuk menentukan waktu optimum adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B disiapkan 5 buah Erlenmeyer 100 mL, masing-masing diisi dengan 0,1 g sampel karbon aktif sekam padi kemudian pada tiap Erlenmeyer ditambahkan 25 mL larutan zat warna Rhodamin B 100 ppm. Campuran tersebut kemudian diaduk dengan shaker water bath masing-masing selama 90, 120, 150 180 dan 210 menit. Selanjutnya masing-masing campuran disaring dengan menggunakan kertas saring whatman. Absorbansi filtrat diukur dengan menggunakan spektrofotometer VIS.

4. Penentuan Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

Menyiapkan 5 buah Erlenmeyer 100 mL, masing-masing diisi dengan 0,1 g karbon aktif sekam padi, kemudian pada tiap Erlenmeyer ditambahkan larutan zat warna Rhodamin B dengan konsentrasi yang berbeda-beda yaitu 20, 30, 40, 50 dan 60 ppm. Campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam shaker water bath selama 150 menit (waktu optimum). Masing-masing campuran kemudian disaring dan filtratnya diukur dengan spektrofotometer VIS.

5. Penentuan Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

Menyiapkan 7 buah Erlenmeyer 100 mL, masing-masing diisi dengan 0,1 g karbon aktif sekam padi, kemudian pada tiap Erlenmeyer ditambahkan 25 mL larutan zat warna Rhodamin B dengan konsentrasi 50 ppm (isoterm adsorpsi). Campuran tersebut diaduk dengan shaker water bath selama 0, 30, 90, 105, 120, 135 dan 150 menit. Selanjutnya campuran disaring dan filtratnya diukur dengan spektrofotometer VIS.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ida Ayu GedeWidihati, 2012, *Studi Kinetika Adsorpsi Larutan Ion Logam Kromium (Cr) Menggunakan Arang Batang Pisang (Musa paradisiaca)*, Jurnal Kimia, Jurusan Kimia FMIPA Universitas Udayana, Bukit Jimbaran.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil*


1. Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat warna Rhodamin B.

Hasil yang diperoleh dari penentuan waktu kontak optimum karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Waktu optimum adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B.

| Waktu kontak (menit) | Kapasitas adsorpsi W (mg/g) |
|----------------------|-----------------------------|
| 90                   | 2,2619                      |
| 120                  | 2,2669                      |
| 150                  | 2,2982                      |
| 180                  | 2,2913                      |
| 210                  | 2,2772                      |

Waktu optimum dapat diketahui dengan membuat grafik antara kapasitas adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B (mg/g) dengan variasi waktu kontak (menit).



Gambar 6. Grafik hubungan antara waktu adsorpsi dengan kapasitas adsorpsi.


## 2. Penentuan Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

Hasil yang diperoleh dari penentuan isoterm adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.


| Co (mg/L) | Ce (mg/L) | Co-Ce (mg/L) | Kapasitas adsorpsi x/m atau W (mg/g) |
|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------|
| 20        | 0,1723    | 19,8277      | 1,0570                               |
| 30        | 2,9186    | 27,0814      | 1,3540                               |
| 40        | 4,1642    | 35,8358      | 1,7918                               |
| 50        | 4,6293    | 45,3707      | 2,2686                               |
| 60        | 15,7383   | 44,2617      | 2,2130                               |

Konsentrasi optimum yang digunakan oleh karbon aktif sekam padi untuk menyerap zat warna Rhodamin B dapat diketahui dengan membuat grafik antara kapasitas adsorpsi dengan konsentrasi awal zat warna Rhodamin B.




Gambar 7. Grafik hubungan antara efektifitas adsorpsi karbon aktif sekam padi dengan konsentrasi awal zat warna Rhodamin B (waktu kontak 150 menit).

Isoterm adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B berdasarkan persamaan Freundlich dan Langmuir dapat diketahui dengan membuat grafik. Untuk model adsorpsi Freundlich dibuat grafik hubungan antara  $\log C_e$  dengan  $\log W$ . Sedangkan untuk model adsorpsi Langmuir dibuat grafik hubungan antara  $C_e$  dengan  $C_e/W$ .



Gambar 8. Grafik isoterm Freundlich untuk adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B.



Gambar 9. Grafik isoterm Langmuir untuk untuk adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B.

### 3. Penentuan Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

Hasil yang diperoleh pada penentuan kinetika adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

| Waktu (menit) | $C_A$ (ppm) | $C_{A0}$ (ppm) | $\ln C_A$ | $1/C_A$ |
|---------------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 0             | 50,000      | 50             | 3,9120    | 0,02    |
| 30            | 4,5108      | 50             | 1,5064    | 0,2217  |
| 90            | 3,7624      | 50             | 1,3250    | 0,2658  |
| 105           | 3,0542      | 50             | 1,1165    | 0,3274  |
| 120           | 2,8684      | 50             | 1,0538    | 0,3487  |
| 135           | 2,6574      | 50             | 0,9773    | 0,3763  |
| 150           | 2,4917      | 50             | 0,9129    | 0,4013  |

Kinetika adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B dapat diketahui dengan tiga cara yaitu metode substitusi, metode grafik dan metode waktu paruh. Namun pada penelitian ini yang digunakan hanya metode substitusi dan metode grafik.

#### a. Metode Substitusi

Data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari berbagai orde reaksi. Jika menghasilkan  $k$  yang konstan maka reaksi dianggap berjalan sesuai orde reaksi tersebut.

Untuk kinetika orde reaksi 1 :  $k = \frac{1}{t} \ln \frac{A}{A'}$

$$k_1 = \frac{1}{3} = \ln \frac{5}{4,5} = 8,0 \times 10^{-2} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_2 = \frac{1}{9} = \ln \frac{5}{3,7} = 2,8 \times 10^{-2} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_3 = \frac{1}{1} = \ln \frac{5}{3,0} = 2,6 \times 10^{-2} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_4 = \frac{1}{1} = \ln \frac{5}{2,8} = 2,3 \times 10^{-2} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_5 = \frac{1}{1} = \ln \frac{5}{2,6} = 2,2 \times 10^{-2} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_6 = \frac{1}{1} = \ln \frac{5}{2,4} = 1,99 \times 10^{-2} \text{ menit}^{-1}$$

Untuk kinetika orde 2 :  $\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]_0} = k \cdot t$

$$k_1 = \frac{1}{t} = \frac{1}{3} = \left( \frac{1}{4,5} - \frac{1}{5} \right) = 6,72 \times 10^{-3} \text{ liter mol}^{-1} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_2 = \frac{1}{t} = \frac{1}{9} = \left( \frac{1}{3,7} - \frac{1}{5} \right) = 2,73 \times 10^{-3} \text{ liter mol}^{-1} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_3 = \frac{1}{t} = \frac{1}{1} = \left( \frac{1}{3,0} - \frac{1}{5} \right) = 2,9 \times 10^{-3} \text{ liter mol}^{-1} \text{ menit}^{-1}$$


$$k_4 = \frac{1}{t} = \frac{1}{1} = \left( \frac{1}{2,8} - \frac{1}{5} \right) = 2,73 \times 10^{-3} \text{ liter mol}^{-1} \text{ menit}^{-1}$$

$$k_5 = \frac{1}{t} = \frac{1}{1} = \left( \frac{1}{2,6} - \frac{1}{5} \right) = 2,63 \times 10^{-3} \text{ liter mol}^{-1} \text{ menit}^{-1}$$


$$k_6 = \frac{1}{t} = \frac{1}{1} = \left( \frac{1}{2,4} - \frac{1}{5} \right) = 2,54 \times 10^{-3} \text{ liter mol}^{-1} \text{ menit}^{-1}$$

### b. Metode Grafik

Metode grafik dilakukan dengan membuat dua jenis grafik yaitu plot antara  $\ln C_A$  dengan variasi waktu untuk kinetika orde satu dan plot antara  $1/C_A$  dengan variasi waktu untuk kinetika orde dua.



Gambar 10. Kinetika orde satu adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B



Gambar 11. Kinetika orde dua adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B.

## ***B. Pembahasan***

### 1. Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat warna Rhodamin B.

Waktu optimum adsorpsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan (adsorpsi). Penentuan waktu optimum bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh adsorben karbon aktif sekam padi dalam menyerap zat warna Rhodamin B secara maksimum hingga tercapai keadaan setimbang. Proses adsorpsi akan berlangsung secara terus menerus selama belum terjadi suatu kesetimbangan. Kesetimbangan adsorpsi dapat diketahui apabila tidak terjadi lagi perubahan konsentrasi yang berarti dalam adsorben selama waktu yang divariasikan. Adapun variasi waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah 90, 120, 150, 180 dan 210 menit.

Berdasarkan data pada tabel 7 dan gambar 4 diatas dapat diketahui bahwa pada waktu kontak 90 menit sampai 150 menit terjadi kenaikan adsorpsi. Hal ini terjadi karena semakin lama waktu kontak maka semakin banyak partikel-partikel karbon aktif yang bertumbukan dan berinteraksi dengan zat warna rhodamin B. Waktu kontak optimum karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B terjadi pada waktu 150 menit, dimana rhodamin B yang teradsorpsi oleh karbon aktif sekam padi paling banyak. Dari hasil yang diperoleh, waktu optimum adsorpsi pada waktu 150 menit mempunyai nilai kapasitas zat warna Rhodamin B sebesar 2,2982 mg/g.

Pada waktu 180 menit terjadi penurunan nilai kapasitas zat warna Rhodamin B yaitu 0,2913 mg/g. Penurunan konsentrasi yang terjadi dari waktu 150 menit ke 180 menit sangat sedikit bahkan hampir konstan. Keadaan ini sesuai dengan teori bahwa semakin lama waktu yang digunakan akan semakin banyak zat terlarut yang akan teradsorpsi. Akan tetapi zat terlarut yang teradsorpsi akan jenuh apabila telah mencapai batas maksimum. Batas maksimum adsorpsi tercapai apabila pori-pori yang terdapat pada permukaan adsorben telah mencapai titik jenuh, yakni titik dimana pori-pori yang terdapat pada karbon aktif sekam padi sudah terisi penuh sehingga tidak mampu lagi menyerap zat warna Rhodamin B. Berdasarkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan adsorben serabut kelapa waktu optimum yang digunakan untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B yaitu 240 menit. Hal ini membuktikan bahwa karbon aktif sekam padi lebih efisien digunakan untuk menyerap zat warna Rhodamin B.

Karbon aktif sekam padi juga dapat digunakan sebagai penyerap zat-zat pencemar pada perairan yang mengandung logam-logam berat selain itu arang aktif yang berasal dari sekam padi juga mampu menurunkan kandungan residu pestisida di dalam tanah hingga 70%.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Badan Litbang Pertanian, *Arang Aktif Meningkatkan Kualitas Lingkungan*, <http://www.litbang.deptan.go.id>. Edisi April 2011.

## 2. Penentuan Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

Penentuan isoterm adsorpsi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi dengan variasi konsentrasi. Adapun variasi konsentrasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 20, 30, 40, 50 dan 60 ppm dengan waktu kontak yang digunakan adalah 150 menit yang merupakan hasil dari penentuan waktu optimum adsorpsi.

Pada gambar 5 dapat dilihat bahwa kapasitas adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B ( $x/m$ ) meningkat seiring dengan naiknya konsentrasi awal dari zat warna Rhodamin B. Dari hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa daya adsorpsi maksimum karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B terjadi pada variasi konsentrasi awal zat warna rhodamin B 50 ppm dengan nilai  $W$  sebesar 2,2686 mg/g. selanjutnya pada variasi konsentrasi awal zat warna Rhodamin B 60 ppm jumlah zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi mengalami sedikit penurunan yaitu 2,2130 mg/g, hal ini disebabkan karena pori-pori yang ada pada permukaan adsorben sudah terisi penuh sehingga tidak dapat mengadsorpsi molekul zat warna rhodamin B lebih besar lagi atau dengan kata lain telah mencapai batas maksimum.

Selanjutnya data yang diperoleh dimasukkan ke dalam persamaan adsorpsi Langmuir dan Freundlich. Persamaan adsorpsi Langmuir diperoleh dengan membuat grafik antara  $C_e$  dengan  $\log C_e/W$ . Sedangkan untuk persamaan

adsorpsi Freundlich dibuat grafik hubungan antara  $\log C_e$  dengan  $\log W$ . Dari grafik yang diperoleh dapat diketahui bahwa pola adsorpsi Rhodamin B lebih mendekati persamaan adsorpsi Langmuir dibandingkan dengan persamaan Freundlich, ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasi ( $R^2$ ) untuk persamaan Freundlich yaitu sebesar 0,810 sedangkan untuk koefisien korelasi persamaan Langmuir ( $R^2$ ) sebesar 0,981, artinya grafik untuk persamaan Langmuir lebih linear dibandingkan dengan persamaan Freundlich.

### 3. Penentuan Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

Kinetika adsorpsi merupakan salah satu faktor penting dalam proses adsorpsi karena menunjukkan tingkat kecepatan penyerapan adsorben terhadap adsorbatnya. Kemampuan penyerapan dapat dilihat dari laju adsorpsinya. Variasi waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0, 90, 105, 120 dan 135 dan 150 menit dengan konsentrasi Rhodamin B yang digunakan adalah 50 ppm yang merupakan konsentrasi maksimum dari penentuan isoterm adsorpsi.

Pada tabel 9 menunjukkan data kinetika untuk reaksi orde 1 dan orde 2. Jumlah zat warna Rhodamin B yang diserap semakin bertambah dengan meningkatnya waktu adsorpsi. Hal ini terlihat dengan semakin berkurangnya konsentrasi sisa zat warna Rhodamin B selama selang waktu 0-150 menit. Penentuan kinetika adsorpsi sebaiknya dilakukan pada saat terjadinya proses adsorpsi pada tahap awal karena setelah mencapai waktu optimum (150 menit) akan terjadi proses desorpsi dimana zat warna Rhodamin B yang telah teradsorpsi

akan terlepas kembali ke dalam larutan akibatnya jumlah zat warna Rhodamin B sisa dalam larutan akan semakin bertambah.

Berdasarkan dari metode substitusi dan metode grafik dapat diketahui bahwa orde reaksi adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B mengikuti kinetika reaksi orde 2, karena pada metode substitusi menghasilkan nilai  $k$  yang konstan. Sedangkan untuk metode grafik kinetika adsorpsi dapat dilihat dari grafiknya yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya waktu, artinya semakin banyak waktu yang digunakan akan semakin banyak zat warna Rhodamin B yang diadsorpsi oleh karbon aktif sekam padi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Waktu kontak optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif sekam padi untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B adalah 150 menit.
2. Kinetika reaksi adsorpsi dari adsorben sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B mengikuti kinetika reaksi orde dua.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka disarankan untuk :

1. Menggunakan zat wana lain yang penggunaanya dilarang di Indonesia.
2. Melakukan penelitian mengenai pengaruh pH terhadap kinetika adsorpsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :

1. Waktu kontak optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif sekam padi untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B adalah 150 menit.
2. Kinetika reaksi adsorpsi dari adsorben sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B mengikuti kinetika reaksi orde dua.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka disarankan untuk :

1. Menggunakan zat warna lain yang penggunaannya dilarang di Indonesia.
2. Melakukan penelitian mengenai pengaruh pH terhadap kinetika adsorpsi.


## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Imelda Jufri, *Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Kulit Buah Kakao (Theobroma Cacao L) Terhadap Zat Warna Rhodamin B*, Skripsi Sarjana Fakultas MIPA UNM: Makassar. 2009).
- Afif, Ahmad, *Sekam Padi*, <http://www.scribd.com/doc/sekam>, Diakses pada tanggal 08 Juni 2012.
- Andi Sitohang, Ahsan Abduh, 2012, *Pemanfaatan Limbah Sekam Padi Menjadi Arang Aktif Sebagai Adsorben*, Jurnal PKM, Institut Pertanian Bogor.
- Anonim, *Tanaman Padi*, <http://www.scribd.com/doc/TanamanPadi>, Diakses pada tanggal 10 Juni 2012.
- Anggarawati, Kadek, *Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Ampas Tebu BZ 121 (Saccharum officinarum) Terhadap Zat Warna Rhodamin B*, Skripsi Sarjana Fakultas MIPA UNM: Makassar, 2009.
- Ariani, *Bahaya Pewarna Sintetis Pada Makanan*, 26 September 2012. <http://www.Balipost.com.id>. Diakses Pada Tanggal 27 November 2012.
- Arifin, *Adsorpsi*, <http://www.scribd.com/doc/Adsorpsi> 20 Mei 2011, Diakses pada tanggal 10 Juni 2012.
- Auliawati, 2009, *Pemanfaatan Tongkol Jagung Sebagai Adsorben Dalam Proses Penjernihan Air*, Jurnal Penelitian, FMIPA Universitas Negeri Malang.
- Badan Litbang Pertanian, 2012, *Arang Aktif Meningkatkan Kualitas Lingkungan*, litbang deptan.
- Budiono, Agung. 2009, *Pemanfaatan Ampas Tebu Hasil Samping Pabrik Gula Menjadi Karbon Aktif sebagai Adsorben Cu<sup>2+</sup>*, Jurnal Penelitian, FMIPA Universitas Negeri Malang.
- Cahyo, *Membuat Arang Sekam Padi*, <http://bagi.memembuat-arang-sekam-padi/16> Mei 2012, Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2012.
- Departemen Agama RI, 2012, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta.


- Djarismawati, 2004, *Pengetahuan dan Perilaku Pedagang Cabe Merah Giling dalam Penggunaan Rhodamin B di Pasar Tradisional di DKI Jakarta*, Jurnal Penelitian DKI Jakarta.
- Femelia, Welly, 2009, *Analisa Penggunaan Zat Warna Pada Keripik Balado yang Diproduksi di Kecamatan Payakumbuh Barat*, Jurnal Penelitian.
- Fitriawati, Endang, *Kapasitas Adsorpsi Khitosan Terhadap Rhodamin B*, <http://www.wordpress.com>. Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2012.
- Hala, Yusafi, dkk, Agustus 2011, *Adsorpsi Rhodamin B dalam Air Oleh Karbon Aktif Tempurung Kenari*, Jurnal Ilmu Alam dan lingkungan vol.I (2), Jurusan Kimia FMIPA Universitas Hasanuddin.
- Hapid, Durra. *Kapasitas Adsorpsi Pasir Silikat Terhadap Zat Warna Rhodamin B*, Skripsi Sarjana Fakultas MIPA UNM: Makassar, 2008.
- Hermawan, Agung, *Gambar Spektrofotometer Vis* <http://www.scribd.com/doc/gambar-spektrofotometer-visible>. Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2012.
- Ismadji, Suryadi, 2010, *Kinetika Adsorpsi Zat Warna Congo Red dan Rhodamin B dengan Menggunakan Serabut Kelapa dan Ampas Tebu*, Jurnal Penelitian Jurusan Teknik Kimia Universitas Widya Mandala Surabaya.
- Luciana, *Bahaya Zat Pewarna Pada Makanan*, <http://www.wordpress.com>. 21 Mei 2009. Diakses pada tanggal 07 Juni 2012.
- Muslich, dkk, *Kinetika Adsorpsi -Karoten dari Olein Sawit Kasar dengan Menggunakan Bentonit*, Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2010.
- Nur, Lili Indah Sari, *Karbon Aktif*, Al-Qur'an.com 06 November 2009. <http://www.Al-Qur'an.com> Diakses Tanggal 10 Juni 2012.
- Pridawati, Eka, *Kapasitas Adsorpsi Arang Batang Kelapa (Cocos nucifera) yang Diaktivasi oleh CaCl<sub>2</sub> Terhadap Ion Timbal (II)*, Skripsi Sarjana FMIPA UNM: Makassar, 2009.
- Pristiwi Try Enggarawati, *Pemanfaatan Limbah Sekam Padi dan Sabut Kelapa Sebagai Isian Batako Ramah Lingkungan*, Skripsi Sarjana Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan UPN Veteran: Surabaya, 2011.

- Priyatni, *Kinetika Kimia*, [http://www.chemistry.comuf.com/Kinetika Kimia](http://www.chemistry.comuf.com/Kinetika%20Kimia). Diakses Pada Tanggal 15 April 2013.
- Pujiarti, Rini, “*Hindari Pangan yang Mengandung Rhodamin B*”, Wordpress.com. 15 Desember 2010, <Http://www://Wordpress.com>. Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2012.
- Ronquillo, Ulysses, “*Meningkatkan Nilai Arang Tempurung Jadi Karbon Aktif*”, Wordpress.com. 09 Agustus 2010, <Http://www://Wordpress.com>. Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2012.
- Safrizal, *Adsorpsi Pada Larutan*, [http://www.jejaringkimia.web.id/2010/12/adsorpsi pada larutan.html](http://www.jejaringkimia.web.id/2010/12/adsorpsi-pada-larutan.html). Diakses Pada Tanggal 15 April 2013.
- Sucipto, Guntur, *Instrumentasi Pada Spektrofotometer VIS*, <http://www//Kimiaunnes.blogspot.com>. 25 November 2009. Diakses Pada Tanggal 25 Agustus 2012.
- Suherman, Ikawati dan Melati, 2009, *Pembuatan Karbon Aktif Dari Limbah Kulit Singkong UKM Tapioka Kabupaten Pati*, Jurnal Penelitian, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang.
- Tjipto Utomo, Sudrajat, *Pembuatan Karbon Aktif*, Hasil Penelitian Lembaga Kimia Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Bandung: Bandung, 2005.
- Wales, Jimmy, *Bahan Pewarna*, [http://www.scribd.com/Bahan Pewarna](http://www.scribd.com/Bahan%20Pewarna), Diakses Pada Tanggal 15 Juni 2012.
- Yulianti Tri, *Kinetika Kimia*, [http://www.scribd.com/doc/Kinetika Kimia](http://www.scribd.com/doc/Kinetika%20Kimia), Diakses Pada Tanggal 15 April 2013.


### Lampiran 1. Pembuatan Karbon Aktif Sekam Padi




**Lampiran 2 : Bagan Kerja Penentuan Waktu Optimum Adsorpsi**



**Lampiran 3** : Bagan Kerja Penentuan Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.




**Lampiran 4** : Bagan Kerja Penentuan Kinetika Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.



**Lampiran 5 : Kurva standar Rhodamin B**

| Konsentrasi Rhodamin B (ppm) | Absorbansi |
|------------------------------|------------|
| 0,0                          | 0,045      |
| 0,5                          | 0,145      |
| 1,0                          | 0,240      |
| 1,5                          | 0,341      |
| 2,0                          | 0,443      |
| 2,5                          | 0,543      |



**Lampiran 6** : Data hasil penelitian penentuan waktu optimum adsorpsi karbon aktif sekam padi terhadap zat warna Rhodamin B.

| No. | Waktu (menit) | Absorbansi | Konsentrasi Rhodamin B sisa (ppm) |
|-----|---------------|------------|-----------------------------------|
| 1.  | 90            | 0,888      | 4,7609                            |
| 2.  | 120           | 0,870      | 4,6628                            |
| 3.  | 150           | 0,755      | 4,0365                            |
| 4.  | 180           | 0,780      | 4,1726                            |
| 5.  | 210           | 0,832      | 4,4458                            |

Ket : Konsentrasi Awal zat warna Rhodamin B = 100 ppm

**Lampiran 7 : Data Hasil Penelitian Penentuan Isoterm Adsorpsi Karbon Aktif Sekam Padi Terhadap Zat Warna Rhodamin B.**

| Co<br>(mg/L) | Ce<br>(mg/L) | Co-Ce<br>(mg/L) | Log Ce  | W<br>(mg/g) | Log W   | Ce/W<br>(g/L) |
|--------------|--------------|-----------------|---------|-------------|---------|---------------|
| 20           | 0,1723       | 19,8277         | -0,7637 | 0,9913      | -0,0037 | 0,1738        |
| 30           | 2,9186       | 27,0814         | 0,4651  | 1,3540      | 0,1316  | 2,1555        |
| 40           | 4,1642       | 35,8358         | 0,6195  | 1,7918      | 0,2532  | 2,3240        |
| 50           | 4,6293       | 45,3707         | 0,6655  | 2,2686      | 0,3557  | 2,0405        |
| 60           | 15,7383      | 44,2617         | 1,1969  | 2,2130      | 0,3449  | 7,1117        |

❖ Contoh perhitungan nilai W untuk konsentrasi 50 mg/L

$$\begin{aligned}
 x/m \text{ atau } W &= \frac{C_0 - C_e}{W} \times V \\
 &= \frac{(5 - 4,6) \text{ mg/L}}{0,1 \text{ g}} \times 0,025 \text{ L} \\
 &= 2,2686 \text{ mg/g}
 \end{aligned}$$

Keterangan :

W = Efektifitas atau jumlah zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi (mg/g)

Co = Konsentrasi awal zat warna Rhodamin B (mg/L)

Ce = Konsentrasi kesetimbangan (sisa) zat warna Rhodamin B (mg/L)

Wa = Massa karbon aktif sekam padi (g)

V = Volume larutan (L)

**Lampiran 8** : Perhitungan nilai kapasitas adsorpsi karbon aktif sekam padi berdasarkan persamaan Freundlich dan persamaan Langmuir.

a. Untuk persamaan Freundlich

$$y = ax + b$$

$$y = 0,189x + 0,133$$

$$\text{Log } W = \text{Log } k + 1/n \text{ Log } c$$

Kapasitas adsorpsi (k) = intersep (perpotongan)

$$\log k = \text{intersep (b)}$$

$$\log k = 0,133$$

$$k = \text{inv log (0,133)}$$

$$k = 1.358 \text{ mg/g}$$

$$\frac{1}{n} = \text{Slope (kemiringan)}$$

$$\frac{1}{n} = 0,189$$

$$n = \frac{1}{0,189} = 5,2910 \text{ mg/g}$$

b. Untuk persamaan Langmuir

$$y = 0,429x + 0,390$$

$$\frac{c}{q} = \frac{1}{b \cdot k} + \frac{1}{b} \cdot c$$

Kapasitas adsorpsi (b) = slope (kemiringan)

$$\frac{1}{b} = \text{slope (kemiringan)}$$

$$\frac{1}{b} = 0,429$$

$$b = \frac{1}{0,429} = 2,331 \frac{\text{m}}{\text{g}}$$

Perpotongan (intersep)

$$\frac{1}{b \cdot k}$$

$$k = \frac{1}{2,331 \cdot 0,390}$$

$$k = 0,1673$$

**Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian**



Sekam Padi



Proses Karbonisasi



Arang Sekam Padi




Proses Aktivasi



Proses Penetralan



Proses Pengeringan karbon aktif sekam padi



Karbon aktif sekam padi



Larutan induk Rhodamin B 1000 ppm



Larutan standar Rhodamin B  
(0,5; 1,0; 1,5; 2,0 dan 2,5 ppm)



Proses Shaker campuran karbon aktif sekam padi dalam larutan Rhodamin B



Proses Penyaringan residu karbon aktif



Filtrat Rhodamin B sisa penyerapan



Spektrofotometer VIS