

**KAPASITAS ADSORPSI KARBON AKTIF
TONGKOL JAGUNG (*Zea mays* L.)
TERHADAP ZAT WARNA
RHODAMIN B**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

SUDARMI

NIM: 60500106025

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2010**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Agustus 2010

Penulis,

Sudarmi

Nim: 60500106025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) Terhadap Zat Warna Rhodamin B,” yang disusun oleh Sudarmi, Nim: 60500106025, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 13 Agustus 2010 M, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1431 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 30 Agustus 2010 M.
 20 Ramadhan 1431 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Drs. M. Arif Alim, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Suriani, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Bahaking rama, M.S	(.....)
Pembimbing I	: Drs.Muh. Yudi, M.S	(.....)
Pembimbing II	: A.Ita Juwita, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S
Nip. 19520709 198103 1 .001

KATA PENGANTAR



Segala pujian hanyalah milik Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* Rabb semesta alam atas segala limpahan *Rahmat* dan *Taufik-Nya*. Shalawat dan salam penulis teruntukkan kepada Rasulullah Muhammad *Shallallahu'alaihi Wasallam*, beserta para sahabat beliau, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau di jalan kebenaran sampai akhir zaman.

Telah banyak pihak yang turut membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

Drs. H. Muh. Yudi, M. Si

Sebagai pembimbing satu atas segala bimbingan dan solusi yang diberikan selama penelitian berlangsung sehingga selalu membuka pikiran penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.

Andi Ita Juwita, S.Si, M.Si

Sebagai pembimbing dua atas segala bimbingan dan solusi yang diberikan selama penelitian berlangsung sehingga selalu membuka pikiran penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.

Maswati Baharuddin, S.Si, M.Si.,

Suriani, S.Si, M.Si.,

Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S

Sebagai munaqisy (dewan penguji) yang selalu siap memberikan solusi dan saran-saran terbaik.

Tak lupa penulis ucapkan pula terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, beserta para pembantu rektor.
2. Prof. Dr. H. Bahaking Rama, M.S. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
3. Ibu Maswati Baharuddin, S. Si., M. Si selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
4. Ibu Asri, S. Si., M. Si selaku Sekertaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
5. Ibu Norma, M selaku Kepala Laboratorium Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian.
6. Bapak Donatus selaku Analis Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar yang telah membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
7. Dosen dan Tenaga Laboratorium jurusan Kimia Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang tidak ternilai harganya.
8. Ayahanda Sudirman dan ibunda penulis Daramatasia yang tercinta atas segala do'a restunya, cinta, kasih sayang dan dukungan yang tak pernah berakhir, serta materi yang diberikan tanpa kenal balas.

9. Teman-teman yang selalu memberiku semangat, Ratih, mila, ani, firdaus latif, januar, k'suhra, uni, mawardi, yuyun, dan rahma.
10. Semua rekan-rekan mahasiswa kimia khususnya angkatan 2006 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuan.
11. Semua handai tolan dan sanak saudaraku tercinta, sumra, marnhi, hafid dan ismi yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat.
12. Seluruh teman-teman di pondok Alia Putri, marnhi, egha, evhi, azma, ulfa, fira, laily, dian, tuti, zakiyah, ma'ci, sari, masni, dan indah yang memberi spirit dan motivasi.

Serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Sesungguhnya hanyalah milik Allah segala kesempurnaan, semoga penelitian yang masih belum sempurna ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, Amin.

***Billahi Taufik wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Gowa, Agustus 2010

Penulis,

Sudarmi

Nim : 60500106025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Adsorpsi.....	7
B. Karbon Aktif.....	12
C. Zat Pewarna Sintetik.....	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Variabel Penelitian.....	44
B. Defenisi Operasional Variabel.....	45
C. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	45
D. Alat dan Bahan.....	45
E. Prosedur Penelitian.....	46
F. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	52
B. Pembahasan.....	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Pori Karbon Aktif	14
2. Alat Karbonisasi (Kiln Drum)	18
3. Jenis-Jenis Gugus Fungsi Karbon aktif	21
4. Tanaman Jagung.....	28
5. Struktur Rhodamin B.....	41
6. Grafik Hubungan Antara Waktu Adsorpsi Dengan Efektifitas Adsorpsi Sebagai Fungsi Waktu (Konsentrasi Awal Rhodamin B 20 ppm).....	52
7. Grafik Hubungan efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B (x/m) dengan konsentrasi sisa zat warna Rhodamin B (waktu kontak = 45 menit, konsentrasi awal 20, 30, 40, 50 dan 60 ppm).....	53
8. Grafik hubungan efektifitas adsorpsi Rhodamin B oleh karbon aktif Tongkol jagung (x/m) dengan konsentrasi zat warna Rhodamin B Teradsorpsi (waktu kontak (pengadukan) = 45 menit, konsentrasi awal 20, 30, 40, 50 dan 60 ppm).....	54
9. Grafik isoterm Freundlich untuk adsorpsi karbon aktif tongkol Jagung terhadap zat warna Rhodamin B.....	55

10. Grafik isoterm Langmuir untuk adsorpsi karbon aktif tongkol

Jagung terhadap zat warna Rhodamin B..... 55

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Spesifikasi Karbon Aktif	20
2. Sumber Karbon Aktif dan Pemakaiannya	24
3. Kegunaan Karbon Aktif	25
4. Bahan Pewarna Sintesis yang Diizinkan di Indonesia	31
5. Bahan Pewarna Sintesis yang Dilarang Penggunaannya Pada Makanan di Indonesia	32
6. Ambang Batas Dari Berbagai Pewarna Sintesis yang Diizinkan di Indonesia	34
7. Variasi Konsentrasi Rhodamin B (mg) yang Diadsorpsi Per 0,5 Gram Karbon Aktif Tongkol Jagung Sebagai Fungsi Waktu Kontak (pengadukan)	51
8. Efektifitas Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung Terhadap Zat Warna Rhodamin B Sebagai Fungsi Konsentrasi Awal Zat Warna Rhodamin B	53

ABSTRAK

Nama : Sudarmi
Nim : 60500106025
Judul Sripsi : **Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung (*Zea mays L.*) Terhadap Zat Warna Rhodamin B.**

Penelitian ini bersifat eksperimen tentang kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu kontak (pengadukan) optimum, pengaruh pengadukan terhadap daya serap, dan mengetahui kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung (*Zea mays L.*) terhadap zat warna Rhodamin B. Penelitian ini dilakukan dengan cara bervariasi waktu kontak dan konsentrasi awal zat warna Rhodamin B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu kontak (pengadukan) optimum yang dibutuhkan karbon aktif tongkol jagung untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B adalah 45 menit, laju penyerapannya akan semakin besar seiring dengan semakin besarnya waktu kontak sampai mencapai waktu optimum dan kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B sebesar 2,2255 mg/g. Nilai ini lebih besar dibandingkan kapasitas adsorpsi karbon aktif ampas tebu terhadap zat warna Rhodamin B sebesar 2,078 mg/g. Pola isoterm karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B mengikuti pola isoterm Langmuir dengan kapasitas adsorpsi sebesar 2,222 mg/g. Sedangkan untuk pola isoterm Freundlich nilai kapasitas adsorpsinya sebesar 1,481 mg/g.

Kata Kunci: *Adsorpsi, Karbon aktif, Rhodamin B dan Tongkol jagung.*

ABSTRACT

Name : Sudarmi
Reg. Number : 60500106025
Title Of Thesis : **Adsorption Capacity Of Activated Carbon Corn-cob to Pigment Rhodamin B.**

The aims of this experimental research are to determine the optimum of contact time, influence of stirring against absorbing power, and adsorption capacity of activated carbon corn cob to pigmen Rhodamin B. This research was done to vary contact time and first concentration of pigmen Rhodamin B. The result of this research showed that optimum of time contact needed activated carbon corn cob to adsorption pigmen Rhodamin B 45 minutes, rapid process way would be more biggest with more big the contact time until reach optimum time and adsorption capacity of activated carbon corn cob against pigmen Rhodamin B were 2,2255 mg/g. The value was more biggest than the adsorption capacity of activated carbon waste of sugar cane against pigment Rhodamin B were 2,078 mg/g. Isoterm system of the activated carbon corn cob to pigmen Rhodamin B followed isoterm system Langmuir with adsorption capacity were 2,2255 mg/g. Isoterm system Freundlich value of adsorption capacity were 1,481 mg/g.

Keywords: *Adsorption, activated carbon, Rhodamin B and corn cob.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencemaran lingkungan dewasa ini terjadi di mana-mana, baik di udara, tanah maupun lingkungan perairan. Zat-zat yang mencemari lingkungan dapat berupa logam dan juga zat warna. Zat warna ada 2 macam yaitu pewarna alami dan pewarna buatan (sintetik). Berdasarkan kelarutannya pewarna sintetik ada dua macam yaitu *dyes* dan *lakes*. *Dyes* adalah zat warna yang larut dalam air dan diperjualbelikan dalam bentuk granula, cairan, campuran warna dan pasta. *Dyes* digunakan untuk mewarnai minuman berkarbonat, minuman ringan, roti, kue-kue, produk susu, pembungkus sosis, dan lain-lain. *Lakes* adalah pigmen yang dibuat melalui pengendapan dari penyerapan *dyes* pada bahan dasar dan biasa digunakan pada pelapisan tablet, campuran adonan kue, cake dan donat¹. Salah satu zat warna yang telah dilarang namun masih banyak digunakan saat ini yaitu Rhodamin B.²

¹ Luciana, "Bahaya Zat Pewarna Pada Makanan" Blog at Word Press. com, 21 Mei 2009. <http://www.Wordpress.com> (12 Desember 2010).

² *ibid.*

Rhodamin B dengan rumus molekul $C_{28}H_{31}N_2O_3Cl$ adalah salah satu pewarna sintetik yang tidak boleh dipergunakan untuk makanan. Rhodamin B berbentuk kristal hijau atau serbuk ungu kemerah-merahan, sangat mudah larut dalam air yang akan menghasilkan warna merah kebiru-biruan dan berflourensi kuat. Selain mudah larut dalam air juga larut dalam alkohol, HCl dan NaOH. Rhodamin B ini biasanya dipakai dalam pewarnaan kertas dan industri tekstil, di dalam laboratorium digunakan sebagai pereaksi untuk identifikasi Pb, Bi, Co, Au, Mg, dan Th. Rhodamin B sampai sekarang masih banyak digunakan untuk mewarnai berbagai jenis makanan dan minuman (terutama untuk golongan ekonomi lemah), seperti kue-kue basah, saus, sirup, kerupuk dan tahu.³

Pencemaran lingkungan harus diminimalkan salah satu caranya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan kerusakan serta sesuatu yang dapat merugikan orang lain sebagaimana dijelaskan dalam Q. S. Asy-Syu'ara' 26: 183.


 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Terjemahnya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”*⁴

Beberapa cara penghilangan warna yang ada dalam limbah industri dilakukan secara biologi, kimia, fisika maupun gabungan dari ketiga proses tersebut. Penghilangan warna dengan cara kimia dilakukan dengan koagulan sedangkan cara

³ *Ibid*

⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahannya” Surat ke-26:183. Hal, 586.

fisika dilakukan dengan sedimentasi dan adsorpsi⁵. Penanggulangan masalah pencemaran dalam lingkungan perairan dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengendapan yang dilanjutkan dengan penyaringan, penyerapan menggunakan karbon aktif, zeolit, tanah diatomae, alumina, silika gel dan pasir silika.⁶

Karbon aktif digunakan karena harganya murah dan mudah diperoleh. Adapun karakteristik karbon aktif yaitu nilai rendemen berkisar antara 54.12~64.41%, kadar air 3.32~8.48%, kadar zat mudah menguap 15.9~26.2%, kadar abu 3~13%, kadar karbon terikat 60.8~79.3%, daya serap terhadap benzene 11.64~14.48%, daya serap terhadap iodium 1196.41~1230.93 mg/g dan daya serap terhadap biru metilen 118.87~130.88 mg/g⁷. Karbon aktif dapat digunakan untuk menyerap logam karena memiliki ruang pori sangat banyak dengan ukuran tertentu. Pori-pori ini dapat menangkap partikel-partikel sangat halus (molekul) terutama logam berat dan menjebakanya disana. Karbon aktif telah digunakan untuk menghilangkan logam berat⁸. Ion logam berat ditarik oleh karbon aktif dan melekat pada permukaannya dengan kombinasi dari daya fisik kompleks dan reaksi kimia. Karbon aktif memiliki jaringan porous (berlubang) yang sangat luas yang berubah-ubah bentuknya untuk menerima molekul pengotor baik

⁵ Kadek Anggarawati, "Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Ampas Tebu BZ 121 (*Saccharum officinarum*) Terhadap Zat Warna Rhodamin B" (Skripsi Sarjana, Fakultas MIPA UNM, Makassar, 2009). h.1

⁶ Durra Hapid, "Kapasitas Adsorpsi Pasir Silikat Terhadap Zat Warna Rhodamin B" (Skripsi Sarjana Fakultas MIPA UNM, Makassar, 2008).h. 2.

⁷ Rini Pujiarti dan J.P. Gentur Sutapa "Mutu Arang Aktif dari Limbah Kayu Mahoni (*Swietenia macrophylla* King) Sebagai Bahan Penjernih Air ". 28 Januari 2005. Jurnal Penelitian, Jakarta. (31 Desember 2009).

⁸ Arifin. "Potensi Karbon Aktif Sebagai Media Adsorpsi Logam Berat Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd)". Wordpress. com. 5 Juni 2008. <http://www.Wordpress.com>. 12 Februari 2010.

besar maupun kecil. Efektifitas adsorpsi karbon aktif terhadap logam timbal Pb^{2+} telah ditunjukkan pada sertifikat NSF (*National Sanitation Foundation*) yang merefleksikan isoterm Langmuir dimana adsorpsi logam berat Pb akan berlangsung sampai mencapai titik keseimbangan dan proses adsorpsi tidak akan berjalan lagi atau berhenti meskipun dosis karbon aktif diperbesar.⁹

Karbon aktif juga telah digunakan untuk menyerap zat warna. Hasil penelitian adsorpsi zat warna Rhodamin B dengan menggunakan karbon aktif dari kulit kakao diperoleh pH optimum pada pH 6.¹⁰ Permukaan karbon aktif pada pH tersebut akan bermuatan positif sehingga mengakibatkan terjadinya tarikan yang kuat terhadap zat warna Rhodamin B. Karbon aktif dari ampas tebu dapat mengadsorpsi zat warna Rhodamin B dengan waktu optimum 60 menit.¹¹

Salah satu limbah yang dapat digunakan sebagai sumber karbon aktif yaitu tongkol jagung. Produksi jagung di Indonesia setiap tahunnya mencapai 52.766 ton dan tongkol jagung yang dihasilkan menjadi limbah yang dapat mencemari lingkungan.¹²

⁹ Arifin. "Potensi Karbon Aktif Sebagai Media Adsorpsi Logam Berat Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd)". Wordpress. com. 5 Juni 2008. <http://www.Wordpress.com>. 12 Februari 2010

¹⁰ Imelda Jufri Adam, "Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Kulit Buah Kakao (*Theobroma Cacao*. L) Terhadap Zat Warna Rhodamin B. (Skripsi Sarjana Fakultas MIPA UNM, Makassar, 2009). h. 20.

¹¹ Kadek Aggarawati, op. cit., h.44

¹² Win, "Perkembangan Industri Benih Tanaman Pangan." google. com. 25 juli 2009. <http://www.google.com>. 02 maret 2010.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba membuat arang aktif dari tongkol jagung (*Zea mays* L.) dan selanjutnya digunakan untuk menyerap zat warna Rhodamin B.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka masalah dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Berapa waktu kontak (pengadukan) optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B?
2. Berapa kapasitas adsorpsi karbon aktif Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) terhadap zat warna Rhodamin B?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan waktu kontak (pengadukan) optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) untuk mengadsorpsi zat warna rhodamin B.
2. Menentukan kapasitas adsorpsi karbon aktif Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) terhadap zat warna Rhodamin B.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan masyarakat tentang pemanfaatan tongkol jagung sebagai karbon aktif yang dapat digunakan sebagai adsorben untuk zat warna Rhodamin B.
2. Sebagai bahan informasi untuk melakukan riset penanggulangan limbah industri lebih lanjut yang mencemari perairan.
3. Sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penelitian yang relevan.

BAB II

TUNJAUAN PUSTAKA

A. Adsorpsi

Adsorpsi merupakan proses yang terjadi pada penyerapan zat warna. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang adsorpsi secara umum, adsorpsi-filtrasi dan isoterm adsorpsi.

1. Adsorpsi Umum

Adsorpsi secara umum adalah proses penggumpalan substansi terlarut (*soluble*) yang ada dalam larutan, oleh permukaan zat atau benda penyerap, dimana terjadi suatu ikatan kimia fisika antara substansi dengan penyerapannya¹³. Adsorpsi adalah gejala pengumpulan molekul-molekul suatu zat pada permukaan zat lain, sebagai akibat dari ketidakjenuhan gaya-gaya pada permukaan tersebut. Untuk proses adsorpsi dalam larutan, jumlah zat yang teradsorpsi tergantung pada beberapa faktor, yaitu :

- a. Jenis adsorben
- b. Jenis adsorbat atau zat yang teradsorpsi

¹³ Soedarsono dan Benny syahputra “Pengolahan Air Limbah Batik Dengan Proses Kombinasi Elektrokimia, Filtrasi dan adsorpsi” (Jurnal Penelitian, Fakultas Teknik UNISSULA, Semarang, 2008), h. 4

- c. Luas permukaan adsorben
- d. Konsentrasi zat terlarut
- e. Suhu ¹⁴

Adsorpsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- 1) Adsorpsi fisika, yaitu berhubungan dengan gaya van der Waals dan merupakan suatu proses bolak-balik apabila daya tarik menarik antara zat terlarut dan adsorben lebih besar daya tarik menarik antara zat terlarut dengan pelarutnya maka zat yang terlarut akan diadsorpsi pada permukaan adsorben.
- 2) Adsorpsi kimia, yaitu reaksi yang terjadi antara zat padat dan zat terlarut yang teradsorpsi. Adsorpsi menggunakan istilah adsorbat dan adsorben, dimana adsorben adalah suatu media penyerap yang dalam hal ini berupa senyawa karbon, sedangkan adsorbat adalah suatu media yang diserap. Pada air buangan proses adsorpsi merupakan gabungan antara adsorpsi secara fisika dan kimia yang sulit dibedakan, namun tidak akan mempengaruhi analisa pada proses adsorpsi. ¹⁵

Dalam adsorpsi kimia, partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia (biasanya ikatan kovalen), dan cenderung mencari tempat yang memaksimumkan bilangan koordinasinya dengan substrat. Entalpi kimisorpsi jauh lebih besar dari pada untuk fisisorpsi, dan nilai

¹⁴ Agung Budiono "Pemanfaatan Ampas Tebu Hasil Samping Pabrik Gula Menjadi Karbon Aktif Sebagai Adsorben Cu^{2+} " (Jurnal Penelitian, FMIPA Universitas Negeri Malang, Malang 2009), h. 2.

¹⁵ Soedarsono dan Benny Syahputra, loc. cit.

khasnya adalah sekitar -200 kJ mol^{-1} . Molekul yang terkimisorpsi, dapat terpisah karena tuntutan valensi atom permukaan tidak terpenuhi. Adanya fragmen molekul pada permukaan, sebagai hasil kimisorpsi merupakan salah satu alasan mengapa permukaan mengkatalisa reaksi.¹⁶

2. Absorpsi-Filtrasi

Absorpsi adalah proses adhesi yang terjadi pada permukaan suatu zat padat atau zat cair yang berkontak dengan media lainnya, sehingga menghasilkan akumulasi atau bertambahnya konsentrasi molekul-molekul.

Filtrasi adalah proses melepaskan campuran solid-liquid melalui material porus (filter) kemudian menahan solid lebih besar dari lubang porus, solid akan tertahan dipermukaan filter. Filtrasi ini disebut filtrasi permukaan, filtrasi intip, atau filtrasi penyangga. Apabila semua solid terhambat dalam masa porus, proses disebut filtrasi pada volume dan filtrasi ada kedalaman.¹⁷

3. Isoterm Adsorpsi

Isoterm adsorpsi adalah proses penyerapan zat terlarut ke dalam pelarut pada tekanan dan temperatur tetap. Adsorpsi molekul zat terlarut dari larutan oleh permukaan padatan biasanya hanya membentuk monolayer. Pembentukan multilayer pada adsorpsi semacam ini sangat jarang ditemukan. Adsorben polar cenderung untuk mengadsorpsi adsorbat polar secara kuat, dan mengadsorpsi

¹⁶ P. W. Atkins, "Kimia Fisika", (Penerbit Erlangga, jilid 2, edisi keempat 1999: Jakarta) hal 438.

¹⁷ Soedarsono dan Benny Syahputra, loc. cit.

adsorbat nonpolar secara lemah. Sebaliknya, adsorben nonpolar cenderung mengadsorpsi secara kuat adsorbat nonpolar dan mengadsorpsi adsorbat polar secara lemah.¹⁸

a. Isoterm Adsorpsi Freundlich

Bagi suatu sistem adsorpsi tertentu, hubungan antara banyaknya zat yang teradsorpsi persatuan luas atau persatuan berat adsorben dengan konsentrasi zat terlarut, pada suhu tertentu, disebut isoterm adsorpsi. Freundlich menyatakan isoterm adsorpsi ini sebagai berikut:

$$\frac{X}{m} = kC^{1/n}$$

Dengan: x : Jumlah zat yang teradsorpsi (gram).

m : Jumlah adsorben (gram).

C : Konsentrasi zat terlarut dalam larutan setelah terjadi kesetimbangan adsorpsi.

k dan n : Tetapan

Persamaan $\frac{X}{m} = k C^{1/n}$ dapat diubah menjadi:

$$\log \frac{X}{m} = \log k + \frac{1}{n} \log C$$

¹⁸ Tony Bird, "Kimia Fisika Untuk Universitas".(PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta). Hal. 321.

Persamaan ini mengungkapkan bahwa bila suatu proses adsorpsi mengikuti isoterm Freundlich maka aturan $\log \frac{X}{m}$ terhadap $\log C$ akan menghasilkan garis lurus. Selanjutnya akan dapat ditentukan tetapan k dan tetapan n.¹⁹

b. Isoterm Adsorpsi Langmuir

Isoterm adsorpsi Langmuir mengasumsikan bahwa pada permukaan adsorben terdapat situs-situs aktif, yang masing-masing situs aktif tersebut hanya satu molekul saja yang teradsorpsi. Pengikatan adsorben oleh adsorbat dapat terjadi secara kimia atau fisika, tetapi harus cukup kuat untuk mencegah terjadinya perpindahan molekul adsorpsi pada permukaan. Untuk mengevaluasi adsorpsi adsorbat dengan adsorben digunakan persamaan Langmuir:

$$W = \frac{b \cdot K \cdot C_e}{1 + K \cdot C_e}$$

Untuk mengevaluasi keberlakuan data yang diperoleh, persamaan di atas dapat diubah ke dalam bentuk persamaan linier sebagai berikut:

$$\frac{C_e}{W} = \frac{1}{bK} + \frac{1}{b} C_e$$

Dimana : C_e = Konsentrasi kesetimbangan larutan (mg/L)

W = Jumlah zat yang diadsorpsi per gram adsorben (mg/g)

b = Konsentrasi Langmuir yaitu kapasitas adsorpsi (mg/g)

K = Parameter afinitas

¹⁹ Agung Budiono, op. cit., h. 3

Konstanta b dan k dapat diperoleh dari perpotongan dan kemiringan pada plot linier antara $\frac{C_e}{W}$ terhadap C_e .²⁰

B. Karbon Aktif

1. Defenisi Karbon Aktif

Karbon aktif merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85-95% karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi. Beberapa limbah hasil pertanian seperti jerami padi, jerami gandum, kulit kacang, bambu dan serabut kelapa dapat dimanfaatkan menjadi produk karbon aktif dan telah dikaji secara mendalam dengan berbagai prosedur yang berbeda.²¹

Karbon aktif dibuat dengan pemanasan. Ketika pemanasan berlangsung, diusahakan agar tidak terjadi kebocoran udara di dalam ruang pemanasan sehingga bahan yang mengandung karbon tersebut hanya terkarbonisasi dan tidak teroksidasi. Arang selain digunakan sebagai bahan bakar, juga dapat digunakan sebagai adsorben (penyerap). Daya serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat menjadi lebih tinggi jika arang tersebut diaktivasi dengan aktivator bahan-bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur tinggi. Dengan demikian, arang akan mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimia.

²⁰ Durra Hapid, op. cit. h.20

²¹ Suherman, Ikawati dan Melati”Pembuatan Karbon Aktif Dari Limbah Kulit Singkong UKM Tapioka Kabupaten Pati” (Jurnal Penelitian, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), h. 2.


Arang aktif adalah arang yang telah diproses sehingga mempunyai daya serap yang tinggi terhadap warna, bau, zat-zat beracun dan zat kimia lainnya. Arang aktif mengandung 5-15% abu dan sisanya adalah karbon. Selain unsur karbon yang tinggi arang juga mengandung sejumlah unsur-unsur lain yang terikat secara kimia seperti nitrogen, oksigen, belerang dan berbagai unsur yang berasal dari bahan mentahnya .

Arang aktif memiliki daya serap yang tinggi. Kemampuan daya serap arang atau karbon ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat menjadi lebih tinggi jika arang atau karbon tersebut diaktivasi dengan menggunakan bahan kimia ataupun dengan pemanasan pada temperatur tinggi. Dengan demikian, arang atau karbon akan mengalami perubahan sifat-sifat fisika dan kimia. Arang atau karbon yang demikian disebut arang aktif.²²

Satu gram karbon aktif, pada umumnya memiliki luas permukaan seluas 500-1500 m², sehingga sangat efektif dalam menangkap partikel-partikel yang sangat halus berukuran 0.01-0.0000001 mm. Karbon aktif bersifat sangat aktif dan akan menyerap apa saja yang kontak dengan karbon tersebut. Dalam waktu 60 jam biasanya karbon aktif tersebut menjadi jenuh dan tidak aktif lagi. Oleh karena itu biasanya arang aktif di kemas dalam kemasan yang kedap udara sampai tahap tertentu. Beberapa jenis arang aktif dapat di reaktivasi kembali, meskipun demikian tidak jarang yang disarankan untuk sekali pakai. Reaktivasi karbon aktif sangat

²² Auliawati” Pemanfaatan Tongkol Jagung Sebagai Adsorben Dalam Proses Penjernihan Air” (Jurnal Penelitian, FMIPA Universitas Negeri Malang, 2009), h. 5.

tergantung dari metode aktivasi sebelumnya, oleh karena itu perlu diperhatikan keterangan pada kemasan produk tersebut.



Gambar 1. Struktur Pori Karbon Aktif

Karbon aktif tersedia dalam berbagai bentuk misalnya gravel, pellet (0.8-5 mm) lembaran fiber, bubuk PAC (powder active carbon) 0.18 mm atau US mesh 80 dan butiran-butiran kecil GAC (Granular Active carbon) 0.2-5 mm dsb. Serbuk karbon aktif PAC lebih mudah digunakan dalam pengolahan air dengan sistem pembubuhan yang sederhana. Serbuk (*powder*), Butiran (*granule*), Bongkahan (*gravel*), Pelet. Bahan baku yang berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan, limbah ataupun mineral yang mengandung karbon dapat dibuat menjadi arang aktif, bahan tersebut antara lain: tulang, kayu lunak, sekam, tongkol jagung, tempurung kelapa, sabut kelapa, ampas penggilingan tebu, ampas pembuatan kertas, serbuk gergaji, kayu keras dan batubara.²³

²³ Ulysses Ronquillo, "Meningkatkan Nilai Arang Tempurung Jadi Karbon Aktif", Word Press. com, 4 Juni 2008. <http://www.wordpress.com> (31 Desember 2009).

Arang aktif dapat juga digunakan sebagai bahan pupuk dan bahan pembenah tanah. Karbon aktif tempurung kelapa dan karbon aktif sekam padi memiliki potensi yang lebih baik sebagai bahan pupuk tambahan P dan K dibandingkan dengan karbon aktif kayu dan serbuk gergaji. Karbon aktif sekam padi 0,25 mm memiliki kemampuan penyediaan P-tersedia tertinggi (17,56 ppm atau 2,99%), sedangkan karbon aktif tempurung kelapa 0,25 mm memiliki kemampuan penyediaan K-tersedia tertinggi (7,02 ppm atau 4,31%).²⁴

2. Proses Pembuatan Arang Aktif

Secara umum proses pembuatan arang aktif dapat dibagi dua yaitu:

a. Proses Kimia.

Bahan baku dicampur dengan bahan-bahan kimia tertentu, kemudian dibuat padat. Selanjutnya padatan tersebut dibentuk menjadi batangan dan dikeringkan serta dipotong-potong. Aktifasi dilakukan pada temperatur 100°C. Arang aktif yang dihasilkan, dicuci dengan air selanjutnya dikeringkan pada temperatur 300°C. Dengan proses kimia, bahan baku dapat dikarbonisasi terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan bahan-bahan kimia.

b. Proses Fisika

Bahan baku terlebih dahulu dibuat arang. Selanjutnya arang tersebut digiling, diayak untuk selanjutnya diaktifasi dengan cara pemanasan pada

²⁴ Muhammad Dahlan dan ni wyn Dwiana, “Potensi Arang (charcoal) sebagai Bahan Pupuk dan Bahan Pembenah Tanah (Soil Amandemen).

temperatur 1000°C yang disertai pengaliran uap. Proses fisika banyak digunakan dalam aktivasi arang antara lain :

- 1) Proses Briket: bahan baku atau arang terlebih dahulu dibuat briket, dengan cara mencampurkan bahan baku atau arang halus dengan “ter”. Kemudian, briket yang dihasilkan dikeringkan pada 550°C untuk selanjutnya diaktivasi dengan uap.
- 2) Destilasi kering: merupakan suatu proses penguraian suatu bahan akibat adanya pemanasan pada temperatur tinggi dalam keadaan sedikit maupun tanpa udara.


Hasil yang diperoleh berupa residu yaitu arang dan destilat yang terdiri dari campuran metanol dan asam asetat. Residu yang dihasilkan bukan merupakan karbon murni, tetapi masih mengandung abu dan “ter”. Hasil yang diperoleh seperti metanol, asam asetat dan arang tergantung pada bahan baku yang digunakan dan metoda destilasi. Diharapkan daya serap arang aktif yang dihasilkan dapat menyerupai atau lebih baik dari pada daya serap arang aktif yang diaktifkan dengan menyertakan bahan-bahan kimia. Selain itu dengan cara ini, pencemaran lingkungan sebagai akibat adanya penguraian senyawa-senyawa kimia dari bahan-bahan pada saat proses pengarangan dapat dihindari. Selain itu, dapat dihasilkan asap cair sebagai hasil pengembunan uap hasil penguraian senyawa-senyawa organik dari bahan baku. Lamanya destilasi serta bertambah tingginya temperatur destilasi, mengakibatkan jumlah arang yang dihasilkan semakin kecil, sedangkan destilasi dan daya serap makin besar.

Meskipun dengan semakin bertambahnya temperatur destilasi, daya serap arang aktif semakin baik, masih diperlukan pembatasan temperatur yaitu tidak melebihi 1000°C , karena banyak terbentuk abu sehingga menutupi pori-pori yang berfungsi untuk mengadsorpsi. Sebagai akibatnya daya serap arang aktif akan menurun. Selanjutnya campuran arang dan aktivator dipanaskan pada temperatur dan waktu tertentu. Hasil yang diperoleh, diuji daya serapnya terhadap larutan iodium.²⁵

Namun secara umum dan sederhana proses pembuatan arang aktif terdiri dari tiga tahap yaitu:

- a) Dehidrasi : proses penghilangan air dimana bahan baku (tongkol jagung) dipanaskan sampai temperatur 170°C .
- b) Karbonisasi : pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon. Suhu diatas 170°C akan menghasilkan CO , CO_2 dan asam asetat. Pada suhu 275°C , dekomposisi menghasilkan “ter”, metanol dan hasil samping lainnya. Pembentukan karbon terjadi pada temperatur $400\text{--}600^{\circ}\text{C}$.

²⁵ Auliawati, op. cit., h. 6



Gambar 2. Alat Karbonisasi (kiln drum)

Keterangan:

- (1) Drum
- (2) Penutup drum
- (3) lubang tempat pembuangan asap ($\text{Ø} = 3 \text{ cm}$)
- (4) Lubang tempat pembuangan abu ($\text{Ø} = 3 \text{ cm}$)
- (5) Pipa udara ($\text{Ø} = 3 \text{ cm}$)
- (6) Ruang udara
- (7) Alas drum yang berlubang ($\text{Ø} = 1,5 \text{ cm}$, 8 buah)

- (8) Bout penjepit 6 buah
 - (9) Kaki penahan drum
 - (10) Gagang
 - (11) Penutup cerobong asap
 - (12) Penutup pembuangan abu
 - (13) Penutup pipa udara
 - (14) Handle penahan drum²⁶
- c) Aktivasi : dekomposisi ter dan perluasan pori-pori. Dapat dilakukan dengan uap atau CO₂ sebagai aktivator. Arang dari tongkol jagung diaktivasi secara kimia. Proses aktivasi dilakukan dengan memberikan KOH dengan variasi konsentrasi yang berbeda, (Arang : KOH) yaitu 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, dan 1:5 dalam bobot. Perbandingan (Arang : KOH) yaitu 5 gr : 5 gr. KOH ini telah bercampur dengan aquades yang dipanaskan kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring kemudian dicuci dengan HCL. Setelah dilakukan penyaringan kemudian dipanaskan dalam oven pada suhu 105°C selama 24 jam hingga membentuk bubuk karbon aktif tongkol jagung. Proses aktivasi merupakan hal yang penting diperhatikan disamping bahan baku yang digunakan. Aktivasi adalah suatu perlakuan terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan cara memecahkan ikatan hidrokarbon atau mengoksidasi molekul–molekul permukaan sehingga arang mengalami

²⁶ Eka Pridawati, “ Kapasitas Adsorpsi Arang Batang Kelapa (*Cocos nucifera*) yang Diaktivasi Oleh CaCl₂ Terhadap Ion Timbal (II), (Skripsi Sarjan, FMIPA UNM, Makassar, 2009), h. 20.

perubahan sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorpsi.²⁷

3. Syarat Mutu Karbon Aktif

SII No.0258 -79 menjelaskan arang aktif yang baik mempunyai persyaratan seperti yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Spesifikasi Karbon Aktif


Jenis	Persyaratan
Bagian yang hilang pada pemanasan 950°C	Maksimum 15 %
Air	Maksimum 10 %
Abu	Maksimum 2,5 %
Bagian yang tidak diperarang	Tidak nyata
Daya serap terhadap larutan I	Minimum 20 %

4. Struktur Karbon Aktif

Gugus fungsi pada karbon aktif terbentuk ketika dilakukan aktivasi. Gugus tersebut terjadi karena adanya interaksi antar radikal bebas pada permukaan karbon dengan atom-atom seperti oksigen dan nitrogen yang berasal dari proses pengolahan atau atmosfer. Gugus fungsi ini menyebabkan

²⁷ Auliawati, loc. cit.

permukaan karbon aktif menjadi reaktif secara kimiawi dan mempengaruhi sifat adsorpsinya.



Gambar 3. Jenis-jenis gugus fungsi pada permukaan karbon aktif

Oksidasi permukaan merupakan perilaku yang tidak terpisahkan dalam produksi karbon aktif yang akan menghasilkan gugus hidroksil, karbonil, dan karboksilat yang memberikan sifat amfoter pada karbon²⁸

5. Tipe Karbon Aktif

Karbon aktif terbagi atas 2 tipe yaitu arang aktif sebagai pemucat dan arang aktif sebagai penyerap uap.

a. Arang aktif sebagai pemucat.

Biasanya berbentuk serbuk yang sangat halus dengan diameter pori mencapai 1000 Å yang digunakan dalam fase cair. Umumnya berfungsi untuk memindahkan zat-zat pengganggu yang menyebabkan warna dan bau yang tidak

²⁸ Eka Pridawati, op. cit., h. 12-13.

diharapkan dan membebaskan pelarut dari zat-zat pengganggu dan kegunaan yang lainnya pada industri kimia dan industri baru. Arang aktif ini diperoleh dari serbuk-serbuk gergaji, ampas pembuatan kertas atau dari bahan baku yang mempunyai densitas kecil dan mempunyai struktur yang lemah.

b. Arang aktif sebagai penyerap uap.

Biasanya berbentuk granula atau pellet yang sangat keras dengan diameter pori berkisar antara 10-200 Å. Tipe porinya lebih halus dan digunakan dalam fase gas yang berfungsi untuk memperoleh kembali pelarut atau katalis pada pemisahan dan pemurnian gas. Umumnya arang ini dapat diperoleh dari tempurung kelapa, tulang, batu bata atau bahan baku yang mempunyai struktur keras.²⁹

Sehubungan dengan bahan baku yang digunakan dalam pembuatan arang aktif untuk masing- masing tipe, pernyataan diatas bukan merupakan suatu keharusan. Dengan proses oksidasi karbon aktif yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, yaitu :

- 1) L-karbon (L-AC), Karbon aktif yang dibuat dengan oksidasi pada suhu 300°C–400°C (570°-750°F) dengan menggunakan udara atau oksidasi kimia. L-AC sangat cocok dalam mengadsorbsi ion terlarut dari logam berat basa seperti Pb^{2+} , Cu^{2+} , Cd^{2+} , Hg^{2+} . Karakter permukaannya yang bersifat asam akan berinteraksi dengan logam basa. Regenerasi dari L-AC dapat dilakukan

²⁹ Ulysses Ronquillo, loc. cit.

menggunakan asam atau garam seperti NaCl yang hampir sama perlakuannya pada pertukaran ion.

- 2) H-karbon (H-AC), Karbon aktif yang dihasilkan dari proses pemasakan pada suhu 800°C-1000°C (1470°F-1830°F) kemudian didinginkan pada atmosfer inertial. H-AC memiliki permukaan yang bersifat basa sehingga tidak efektif dalam mengadsorpsi logam berat alkali pada suatu larutan air tetapi sangat lebih efisien dalam mengadsorpsi kimia organik, partikulat hidrofobik, dan senyawa kimia yang mempunyai kelarutan yang rendah dalam air. Akan tetapi H-AC dapat dimodifikasi dengan menaikkan angka asiditas. Permukaan yang netral akan mengakibatkan tidak efektifnya dalam mereduksi dan mengadsorpsi kimia organik sehingga efektif mengadsorpsi ion logam berat dengan kompleks khelat zat organik alami maupun sintetik dengan menetralkannya.³⁰

6. Manfaat Karbon Aktif

Karbon aktif telah digunakan secara luas dalam industri kimia, seperti pada industri makanan dan minuman, serta farmasi. Pada umumnya karbon aktif digunakan sebagai bahan penyerap, dan penjernih. Dalam jumlah kecil digunakan juga sebagai katalisator. Sumber karbon aktif dan pemakaiannya dapat dilihat pada Tabel 2.

³⁰ Ibid

Tabel 2. Sumber Karbon Aktif dan Pemakaiannya

Nama perdagangan	Tipe	Sumber	Pemakaian
Norit	Serbuk	Arang pinus	Obat-obatan, lemak dan minyak.
Darco	Serbuk	Lignite (Brown Coal)	Pabrik gula, elektro plating, drycleaning, pemurnian air, penyerapan gas dan pembersihan udara
Adsorbite	Butiran	Tempurung kelapa, kemiri, bituminous coal, dan arang kayu	Pemurnian air industri
Clifchar	Butiran	Arang kayu	Pemurnian air minum
Nuchar	Serbuk	Residu pabrik pulp	

Karbon aktif merupakan bahan yang multifungsi dimana hampir sebagian besar telah dipakai penggunaannya oleh berbagai jenis industri. Selain digunakan pada industri pangan, digunakan pula pada industri non pangan. Pada industri non pangan ini karbon aktif digunakan untuk gas, untuk zat cair, pengolahan pulp, pengolahan pupuk, pengolahan emas,serta pemurnian minyak goreng dan glukosa. Penggunaan karbon aktif dalam berbagai industri dapat di lihat pada Tabel 3.³¹

³¹ Kadek Anggarawati, op. cit., h. 16.

Tabel 3. Kegunaan Karbon Aktif

Maksud dan Tujuan	Pemakaian
a. Untuk gas 1. Pemurnian gas 2. Pengolahan LNG 3. Katalisator	1. Desulfurisasi, menghilangkan gas beracun, bau busuk, asap, menyerap racun. 2. Desulfurisasi dan penyaringan berbagai bahan mentah dan reaksi gas. 3. Reaksi katalisator atau pengangkut vinil klorida, vinil asetat.
b. Untuk zat Cair 1. Industri obat dan makanan 2. Minuman ringan dan keras 3. Kimia perminyakan 4. Pembersih air 5. Pembersih air buangan 6. Penambakan udang dan benur 7. Pemurnian pelarut	1. Menyaring dan menghilangkan warna, bau dan rasa. 2. Menghilangkan warna dan bau 3. Penyulingan bahan mentah dan zat perantara. 4. Menyaring/menghilangkan bau, warna, zat pencemar, pelindung dan penukar resin dalam penyulingan air. 5. Membersihkan air buangan dari pencemar, warna, bau dan logam berat. 6. Pemurnian, menghilangkan bau dan warna. 7. Penarikan kembali pelarut, methanol, aseton dan lain-lain.
c. Lain-lain 1. Pengolahan pulp 2. Pengolahan pupuk 3. Pengolahan emas 4. Pemurnian minyak goreng dan glukosa	1. Pemurnian, menghilangkan bau 2. Pemurnian 3. Pemurnian 4. Menghilangkan bau, warna dan rasa tidak enak.

7. Faktor Yang Mempengaruhi Daya Serap Karbon Aktif

Sifat arang aktif yang paling penting adalah daya serap. Dalam hal ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya serap adsorpsi, yaitu :

a. Sifat Serapan

Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh arang aktif, tetapi kemampuannya untuk mengadsorpsi berbeda untuk masing-masing senyawa. Adsorpsi akan bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari struktur yang sama, seperti dalam deret homolog. Adsorpsi juga dipengaruhi oleh gugus fungsi, posisi gugus fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai dari senyawa serapan.

b. Temperatur

Dalam pemakaian arang aktif dianjurkan untuk mengamati temperatur pada saat berlangsungnya proses. Faktor yang mempengaruhi temperatur proses adsorpsi adalah viskositas dan stabilitas termal senyawa serapan. Jika pemanasan tidak mempengaruhi sifat-sifat senyawa serapan, seperti terjadi perubahan warna maupun dekomposisi, maka perlakuan dilakukan pada titik didihnya. Untuk senyawa volatil, adsorpsi dilakukan pada temperatur kamar atau bila memungkinkan pada temperatur yang lebih rendah.

c. pH (Derajat Keasaman).

Untuk asam-asam organik, adsorpsi akan meningkat bila pH diturunkan, yaitu dengan penambahan asam-asam mineral. Ini disebabkan

karena kemampuan asam mineral untuk mengurangi ionisasi asam organik tersebut. Sebaliknya bila pH asam organik dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorpsi akan berkurang sebagai akibat terbentuknya garam.

d. Waktu Singgung

Bila arang aktif ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk mencapai kesetimbangan. Waktu yang dibutuhkan berbanding terbalik dengan jumlah arang yang digunakan. Selisih ditentukan oleh dosis arang aktif, pengadukan juga mempengaruhi waktu singgung. Pengadukan dimaksudkan untuk memberi kesempatan pada partikel arang aktif untuk bersinggungan dengan senyawa serapan. Untuk larutan yang mempunyai viskositas tinggi, dibutuhkan waktu singgung yang lebih lama.³²

8. Sumber Karbon Aktif

Bahan baku karbon aktif bisa berasal dari hewan, tumbuh-tumbuhan limbah ataupun mineral yang mengandung karbon dan dapat dibuat menjadi karbon aktif. Pemanfaatan tongkol jagung masih sangat terbatas. Kebanyakan limbah tongkol jagung hanya digunakan untuk bahan tambahan makanan ternak atau hanya digunakan sebagai pengganti kayu bakar. Bagi masyarakat yang miskin dengan air bersih, pemanfaatan tongkol jagung sangat efektif untuk mengurangi masalah pemenuhan kebutuhan air bersih terutama pada musim kemarau panjang.

³² Lili Nur Indah Sari, "Karbon Aktif" Al Qur'an. com, 06 November 2009. <http://www. Al Qur'an. com> (31 Desember 2009).

Hal ini disebabkan karena dalam tongkol jagung terdapat kandungan yang mampu menyerap air.³³



Gambar 4. Tanaman Jagung

Biji jagung kaya akan karbohidrat. Sebagian besar berada pada endospermium. Kandungan karbohidrat dapat mencapai 80% dari seluruh bahan kering biji. Karbohidrat dalam bentuk pati umumnya berupa campuran amilosa dan amilopektin. Pada jagung ketan, sebagian besar atau seluruh patinya merupakan amilopektin. Perbedaan ini tidak banyak berpengaruh pada kandungan gizi, tetapi lebih berarti dalam pengolahan sebagai bahan pangan. Jagung manis tidak mampu memproduksi pati sehingga bijinya terasa lebih manis ketika masih

³³ Auliawati, op. cit. h. 4.

muda³⁴. Di dunia ini tumbuhan dapat tumbuh dimana saja termasuk jagung sepanjang diberikan pengairan yang cukup. Hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q. S. Al-An'aam 6:99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانِ مِثْلَهَا وَغَيْرِ مُتَشَبِهٍ^{٣٥} أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ^{٣٥} إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya: "Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang beriman".³⁵

Air yang diturunkan oleh Allah SWT dapat membuat segala jenis tanaman dapat tumbuh dengan subur termasuk juga tanaman jagung ini sehingga dapat menghasilkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia misalnya sebagai sumber karbohidrat, protein, dan tongkol yang dihasilkan juga dapat dibuat sayur

³⁴ Jimmy Wales, "Jagung", Wikipedia. com, 24 Desember 2009, <http://www.wikipedia.com> (31 Desember 2009).

³⁵ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahannya". Q. S Al-An'aam 6: 99. Hal, 203-204.

ketika masih muda dan ketika sudah kering dapat dibuat karbon aktif yang nantinya digunakan sebagai penyerap zat warna.

Tongkol jagung muda dan rambut dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit, seperti: batu empedu, batu ginjal, busung air pada radang ginjal, busung perut, hepatitis, kencing manis, radang kandung empedu, sirosis dan tekanan darah tinggi.³⁶

Adapun Taksonomi dari jagung yaitu:

Kingdom	: Plantae
Sub kingdom	: Tracheobionta
Super Divisi	: Spermatophyta
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Liliopsida
Sub Kelas	: Commelinidae
Ordo	: Poales
Famili	: Poaceae
Genus	: <i>Zea</i>
Spesies	: <i>Zea mays</i> L. ³⁷

³⁶ Obeng, Blimbing “Khasiat dan Manfaat Jagung”. Wordpress. Com, 11 Juli 2010. <http://www.Wordpress.Com>. (30 Juli 2010).

³⁷ Anonim, “Jagung”Plantamor. com, 12 April 2009. <http://www.Plantamor.com>. (31 Desember 2009).

C. Zat Pewarna Sintetik

Pewarna sintetis mempunyai keuntungan yang nyata dibandingkan pewarna alami, yaitu mempunyai kekuatan mewarnai yang lebih kuat, lebih seragam, lebih stabil, dan biasanya lebih murah. Berdasarkan rumus kimianya, zat warna sintetis dalam makanan menurut "Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) dapat digolongkan dalam beberapa kelas yaitu : azo, triaril metana, quinolin, xantin dan indigoid.

Proses pembuatan zat pewarna sintetis biasanya melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang sering kali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun. Pada pembuatan zat pewarna organik sebelum mencapai produk akhir, harus melalui suatu senyawa antara yang kadang-kadang berbahaya dan sering kali tertinggal dalam hasil akhir, atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Untuk zat pewarna yang dianggap aman, ditetapkan bahwa kandungan arsen tidak boleh lebih dari 0,00014 persen dan timbal tidak boleh lebih dari 0,001 persen, sedangkan logam berat lainnya tidak boleh ada.³⁸

Beberapa keuntungan penggunaan zat pewarna sintetis adalah:

1. Aman, artinya bahan dari pewarna tersebut tidak mengakibatkan gangguan pencernaan maupun kesehatan saat dikonsumsi dalam jumlah sedikit ataupun banyak serta tidak menunjukkan bahaya apabila dikonsumsi terus menerus. Oleh sebab itu, kadang suatu bahan pewarna sintetis diperbolehkan dipakai tetapi di kemudian hari sudah tidak diperkenankan.

³⁸ Luciana, loc. cit.

2. Tersedia dalam jumlah memadai
3. Stabilitas bagus
4. Kekuatan mewarnai yang tinggi menjadikan zat pewarna sintetis menguntungkan secara ekonomi.
5. Daya larut bagus dalam air dan alkohol
6. Tidak berasa dan tidak berbau
7. Tersedia dalam berbagai bentuk
8. Bebas bakteri

Beberapa zat pewarna sintetis yang masih diizinkan di Indonesia yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Bahan Pewarna Sintetis Yang Diizinkan di Indonesia

Pewarna		No. Indeks	Batasan Penggunaan Maksimum
Biru berlian	Brilliant blue FCF: CI Food red 2	42090	Secukupnya
Eritrosin	Erithrosin: CI Food red 14 fast	45430	Secukupnya
Hijau FCF	Green FCF: CI Food green 3	42053	Secukupnya
Hijau S.	Green S: CI Food Green 4	44090	Secukupnya
Indigotin	Indigotin: CI Food Blue 1	73015	Secukupnya
Ponceau 4R	Ponceau 4R: CI Food red 7	16255	Secukupnya
Kuning Kuinelin	Quinelin yellow: CI Food yellow 13	74005	Secukupnya
Kuning FCF	Sunset Yellow FCF: CI Food yellow 3	15980	Secukupnya
Riboflavina	Riboflavina	-	Secukupnya
Tartrazine	Tatrazine	19140	Secukupnya

Sumber: peraturan Menkes RI nomor 722/Menkes/Per/IX/1988

Dari Tabel 4. zat pewarna sintetis memiliki ambang batas “secukupnya” artinya jumlah yang ditambahkan pada makanan tidak boleh melebihi jumlah wajar yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penggunaan bahan makanan tersebut.³⁹

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 4 tahun 2006 bahan pewarna sintetis yang dilarang penggunaannya di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Bahan Pewarna Sintetis Yang Dilarang Penggunaannya Pada Makanan di Indonesia

No	Warna	Nama
1.	Merah	Citrus Red
2.	Merah	Ponceau 3R
3.	Merah	Ponceau SX
4.	Merah	Sudan I
5.	Merah	Rhodamin B
6.	Merah	Amaran
7.	Merah	Ponceau 6R
8.	Oranye	Auramine (CL. Baic yellow 2)
9.	Oranye	Chrycidine
10.	Oranye	Oil Orange SS
11.	Oranye	Oil Orange XO
12.	Oranye	Orange G
13.	Oranye	Orange GGN
14.	Kuning	Oil Yellow AB
15.	Kuning	Oil Yellow OB
16.	Kuning	Methanil Yellow
17.	Kuning	Butter Yellow
18.	Kuning	Aniline Yellow
19.	Hijau	Guinea Green B
20.	Biru	Indantren Biru R
21.	Violet	Magenta I
22.	Violet	Magenta II
23.	Violet	Magenta III

³⁹ Welly Femelia, "Analisa Penggunaan Zat Warna Pada Keripik Balado yang Diproduksi Di Kecamatan Payakumbuh Barat". Jurnal penelitian, (2009):h:36-40.

Zat pewarna makanan juga dapat diklasifikasikan atas:

1. *Uncertified Color*

Merupakan zat pewarna alami berupa ekstrak pigmen dari tumbuh-tumbuhan atau hewan dan zat pewarna mineral. Penggunaan zat pewarna jenis ini bebas dari sertifikasi. Contoh: Karoten, Biksin, Titanium Oksida, Chocineal, Karmin.

2. *Certified Color*

Disebut juga pewarna sintetis yang tidak dapat digunakan secara sembarangan. Di negara maju, pewarna jenis ini harus melalui sertifikasi terlebih dahulu sebelum digunakan pada bahan makanan.

Food and Drugs Administration (FDA) membagi zat pewarna sintetis menjadi 3 kelompok:

- a. FD & C Color yaitu pewarna yang diizinkan untuk makanan, obat-obatan dan kosmetik.
- b. D&C yaitu pewarna yang diizinkan untuk obat-obatan dan kosmetik (tidak boleh digunakan untuk makanan)
- c. Ext D&C yaitu pewarna yang diizinkan untuk dipakai pada obat-obatan dan kosmetik dalam jumlah yang dibatasi.⁴⁰

Adapun ambang batas dari berbagai pewarna sintetis yang diizinkan untuk dikonsumsi yaitu pada Tabel 6. berikut:

⁴⁰ Ibid

Tabel 6. Ambang batas dari berbagai pewarna sintesis yang diizinkan di Indonesia

No	Nama Bahan Tambahan Pangan		Jenis/Bahan Makanan	Batas Maksimum Penggunaan
	Bahasa indonesia	Bahasa Inggris		
1.	Biru berlian	Brilliant Blue FCF	Es krim	100 mg/kg produk akhir (total campuran pewarna 300 mg/kg)
		CI Food Blue 2	Kapri kalengan	100 mg/kg, tunggal/ campuran dengan pewarna lain
		FD&C Blue No.1	Ercis kalengan	200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
		CI No.42090	Acar ketimun dalam botol	300 mg/kg, tunggal atau campuran
			Jem dan jeli, saus apel kalengan	200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
		Makanan lain	100 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain	
2	Coklat HT	Chocolate Brown HT; CI No. 20285	1. Minuman ringan dan makanan cair	700 mg/lit produk siap dikonsumsi
			2. Makanan lain	300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
3	Eritrosin	Erithrosin CI Food Red 14	1. Es krim dan sejenisnya	100 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
		FD&Red No.3	2. Buah pir kalengan	200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
		CI No. 45430	3. Buah prem (plum) kalengan	300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan Ponceau 4R, hanya untuk buah prem merah atau ungu

			<p>4. Jem dan jeli, saus apel kalengan</p> <p>5. Udang kalengan</p> <p>6. Udang beku</p> <p>7. Yoghurt beraroma dan produk yang telah dipanaskan setelah fermentasi</p> <p>8. Irisan daging olahan</p> <p>9. Makanan lain</p>	<p>200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan Ponceau 4R</p> <p>30 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>30 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain, hanya pada produk yang telah dipanaskan</p> <p>27 mg/kg, berasal dari aroma yang digunakan</p> <p>15 mg/kg</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p>
4	Hijau FCF	<p>Fast Green FCF</p> <p>CI Food Green 3</p> <p>FD&C Green No.3</p> <p>CI No. 42053</p>	<p>1. Es krim dan sejenisnya</p> <p>2. Buah pir kalengan</p> <p>3. Ercis kalengan</p> <p>4. Acar ketimun dalam botol</p> <p>5. Jem dan jeli, saus apel</p>	<p>100 mg/kg produk akhir (total campuran pewarna 300 mg/kg)</p> <p>200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>20 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p>

			kalengan 6. Marmalad 7. Makanan lain	100 mg/kg, tunggal atau campuran dengan tatrasin 100 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
5	Hijau S	Food Green S, CI Food Green 4, CI No. 44090	1. Minuman ringan dan makanan cair 2. Makanan lain	700 mg/lt produk siap dikonsumsi 300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
6	Indigotin	Indigotine Indigo Carmine CI Food Blue 1 FD&C Blue No. 2 CI No. 73015	1. Es krim dan sejenisnya 2. Jem dan jeli, saus apel kalengan 3. Yoghurt beraroma dan produk yang telah dipanaskan setelah fermentasi 4. Makanan lain	100 mg/kg produk akhir (total campuran pewarna 300 mg/kg) 200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain 6 mg/kg, berasal dari aroma yang digunakan 300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
7	Carmoisin	Carmoisine CI Food Red 3 Azorubine CI No. 14720	1. Minuman ringan dan makanan cair 2. Makanan lain 3. Es krim dan	700 mg/lt produk siap dikonsumsi 300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain 100 mg/kg produk akhir (total campuran pewarna 300 mg/kg)

			sejenisnya	
			4. Yoghurt beraroma dan produk yang telah dipanaskan setelah difermentasi	57 mg/kg, berasal dari aroma yang digunakan
8	Kuning FCF	Sunset Yellow FCF CI Food Yellow 3 FD&C Yellow No. 6 Food Yellow No. 5 CI No. 15985	1. Minuman ringan dan makanan cair 2. Makanan lain 3. Es krim dan sejenisnya 4. Acar ketimun dalam botol 5. Yoghurt beraroma dan produk yang telah dipanaskan setelah fermentasi 6. Jem dan jeli, saus apel kalengan 7. Marmalad 8. Udang kalengan	700 mg/lit produk siap dikonsumsi 300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain 100 mg/kg produk akhir (total campuran pewarna 300 mg/kg) 300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain 12 mg/kg, berasal dari aroma yang digunakan 200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain 200 mg/kg 30 mg.kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain


9	Kuning kuinolin	Quinolin Yellow, Food Yellow 13, CI Acid Yellow 3, CI No. 47005	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es krim dan sejenisnya 2. Makanan lain 	<p>50 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p>
10	Merah Alura	Allura Red AC, CI Food Red 17, FD&C Red No. 40, CI No. 16035	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minuman ringan dan makanan cair 2. Makanan lain 	<p>700 mg/lit produk siap dikonsumsi</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p>
11	Ponceau 4R	Ponceau 4R CI Food Red 7 Brilliant Scarlet CI No. 16255	<ol style="list-style-type: none"> 1. Es krim dan sejenisnya 2. Makanan lain 3. Minuman ringan dan makanan cair 4. Yoghurt beraroma dan produk yang telah dipanaskan setelah fermentasi 5. Buah pir kalengan 6. Buah prem (plum) kalengan 	<p>50 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>70 mg/lit produk siap konsumsi</p> <p>48 mg/kg, berasal dari aroma yang digunakan</p> <p>200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan eritrosin, hanya pada prem merah dan</p>

			<p>7. Jem dan jeli</p> <p>8. Udang kalengan</p> <p>9. Udang beku</p>	<p>ungu</p> <p>200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>30 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain, hanya pada produk yang telah dipanaskan</p>
12	Tatrazin	<p>Tatrazine</p> <p>CI Food Yellow 4</p> <p>FD&C Yellow No. 5</p> <p>CI No. 19140</p>	<p>1. Minuman ringan dan makanan cair</p> <p>2. Makanan lain</p> <p>3. Es krim dan sejenisnya</p> <p>4. Yoghurt beraroma dan produk yang telah dipanaskan setelah fermentasi</p> <p>5. Buah pir kalengan, ercis kalengan</p> <p>6. Kapri kalengan</p> <p>7. Acar ketimun dalam botol</p>	<p>700 mg/lit produk siap dikonsumsi</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>100 mg/kg produk akhir (total campuran pewarna 300 mg/kg)</p> <p>18 mg/kg, berasal dari aroma yang digunakan</p> <p>200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p> <p>100 mg/kg</p> <p>300 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain</p>

			8. Jem dan jeli, saus apel kalengan	200 mg/kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain
			9. Marmalad	100 mg/kg, tunggal atau campuran dengan hijau FCF
			10. Udang kalengan	30 mg.kg, tunggal atau campuran dengan pewarna lain

Zat warna Rhodamin B ini merupakan zat warna yang bersifat karsinogenik dan menyerang hati. Zat warna tersebut walaupun telah dilarang penggunaannya ternyata masih ada produsen yang sengaja menambahkan zat rhodamin untuk produk cabe giling merah sebagai pewarna merah. Sebagian besar produk tersebut tidak mencantumkan kode, label, merek, jenis atau data lainnya yang berhubungan zat warna tersebut. Rhodamin B ($C_{28}H_{31}N_2O_3Cl$) adalah bahan kimia sebagai pewarna dasar untuk berbagai kegunaan, semula zat ini digunakan untuk kegiatan histologi dan sekarang berkembang untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan sifatnya yang berfluorensi dalam sinar matahari.⁴¹

⁴¹ Djarismawati, "Pengetahuan dan Perilaku Pedagang Cabe Merah Giling dalam Penggunaan Rhodamin B di Pasar Tradisional di DKI Jakarta. Jurnal penelitian, (2004): h 2.



Gambar 5. Struktur Rhodamin B⁴²

Rhodamin B sangat berbahaya jika terhirup, mengenai kulit, mengenai mata dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa: iritasi pada saluran pernafasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, iritasi saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Bahaya akut Rhodamin B bila sampai tertelan maka dapat menimbulkan iritasi pada saluran pencernaan dan air seni akan berwarna merah atau merah muda. Apabila terpapar Rhodamin B dalam waktu yang lama, maka dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati dan kanker hati. Penyalahgunaan Rhodamin B untuk pewarna pangan telah ditemukan untuk berapa jenis pangan. Pangan tersebut antara lain adalah kerupuk, terasi, dan pangan jajanan yang berwarna merah.⁴³

Kerusakan yang awalnya terjadi di lingkungan akhirnya berdampak pada manusia, hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q. S. Ar Ruum 30: 41

⁴² Durra Hapid, op. cit., h.13.

⁴³ Anonim, "Hindari Pangan Yang Mengandung Pewarna Rhodamin B", Google. com. <http://www.google.com>. (2007). Diakses tanggal 13 Februari 2010.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥١﴾

Terjemahnya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Tanda-tanda dan gejala akut bila terpapar Rhodamin B :

1. Jika terhirup dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernafasan.
2. Jika terkena kulit dapat menimbulkan iritasi pada kulit.
3. Jika terkena mata dapat menimbulkan iritasi pada mata, mata kemerahan pada kelopak mata.
4. Jika tertelan dapat menimbulkan gejala keracunan dan air seni berwarna merah atau merah muda.⁴⁴

⁴⁴ Luciana, loc. cit.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Variabel penelitian*

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu waktu kontak (pengadukan) sebagai variabel bebas, dan kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B sebagai variabel terikat

2. Desain Penelitian

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah pengaruh X terhadap Y.

X \longrightarrow Y

Dimana: X = Waktu kontak (pengadukan)

Y = Kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B.

B. Defenisi Operasional Variabel

1. Waktu kontak (pengadukan) adalah lamanya waktu yang dibutuhkan oleh karbon aktif tongkol jagung untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B (maksimum).
2. Laju penyerapan adalah merupakan kecepatan karbon aktif tongkol jagung dalam menyerap zat warna Rhodamin B.
3. Kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung adalah daya adsorpsi maksimum karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B, yang dihitung dari persamaan Freundlich dan Langmuir.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2010. Proses penggerusan dilakukan di Laboratorium Kimia Sainstek Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, proses pengayakan dilakukan di Laboratorium Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar, Preparasi sampel dan pengukuran daya serap karbon aktif tongkol jagung dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar.

D. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Spektrofotometer UV-1601 Shimadzu, kaleng karbonisasi, pengayakan, *Crusher*, timbangan

Sartorius TE 124S, tanur listrik 48000 Furnace, oven, krus porselen, labu takar, desikator, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet gondok, cawan petri, corong biasa, pengaduk magnetik & termometer, botol semprot, aluminium foil, kertas saring Whatman No. 42, batang pengaduk, spatula, pipet tetes, kertas pH, dan tissue.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tongkol jagung yang diperoleh dari Kabupaten Bulukumba, aquades, larutan CaCl_2 9%(w/v) dan zat warna Rhodamin B.

E. Prosedur Penelitian

1. Pembuatan Karbon Aktif tongkol jagung dilakukan dengan empat tahap yaitu:
 - a. Dehidrasi, yaitu menjemur tongkol jagung di bawah sinar matahari sampai kering.
 - b. Karbonisasi (proses pengarangan) dilakukan dengan memasukkan tongkol jagung kering ke dalam kaleng karbonisasi lalu dibakar, kemudian didinginkan 6-7 jam. Proses pembakaran (karbonisasi) dilakukan dengan menggunakan teknik kiln drum yaitu pembakaran dengan udara terbatas.
 - c. Penggilingan, yaitu proses penggilingan karbon (arang) tongkol jagung yang dihasilkan, dengan menggunakan *crusher*, setelah itu di ayak dengan menggunakan ayakan 60-100 mesh (butiran arang yang diproses adalah lewat dari ayakan 60 mesh tetapi tidak lewat ayakan 100 mesh).

d. Aktivasi yaitu proses perendaman arang tongkol jagung dengan zat aktivator CaCl_2 dengan konsentrasi 9% (w/v) dengan menggunakan waktu perendaman 16 jam, kemudian disaring dan dipanaskan dengan suhu 600°C selama 3 jam. Setelah aktivasi karbon aktif dibiarkan dalam tanur terlebih dahulu kemudian dimasukkan dalam desikator, lalu dicuci dengan air mendidih dan penambahan HCl 0,2 N sampai netral selanjutnya dimasukkan dalam oven pada suhu 110°C selama 2 jam.⁴⁵

2. Pembuatan Larutan Induk Zat Warna Rhodamin B

a. Pembuatan Larutan Induk zat warna Rhodamin B 1000 ppm

Ditimbang 1 gram zat warna rhodamin B, lalu dilarutkan dalam aquades sampai volumenya tepat 1000 ml.

b. Pembuatan larutan baku zat warna Rhodamin B 100 ppm

Sebanyak 50 ml larutan zat warna Rhodamin B 1000 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 500 ml dan diencerkan dengan aquadest sampai tanda batas.

c. Pembuatan larutan baku zat warna Rhodamin B 20 ppm

Sebanyak 20 ml larutan Rhodamin B 100 ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan diencerkan dengan aquades sampai tanda batas. Untuk kurva standar di buat seri dengan deret 0; 0,5 ppm; 1,0 ppm; 1,5 ppm; 2,0 ppm, dan 2,5 ppm.

⁴⁵ Kadek Anggarawati, op. cit., h.26-28.

3. Pengukuran daya adsorpsi karbon aktif tongkol jagung pada zat warna Rhodamin B dengan variasi waktu kontak pengadukan.

Sebanyak 0,5 gram karbon aktif tongkol jagung dimasukkan ke dalam 25 ml larutan zat warna Rhodamin B 20 ppm kemudian mengukur suhu larutan, campuran diaduk dengan pengaduk magnetik dengan variasi waktu 15, 30, 45, 50 dan 55 menit. Selanjutnya masing-masing campuran di saring dengan menggunakan kertas saring whatman No. 42. Absorbansi filtrat di ukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 554,5 nm, setiap perlakuan diulangi sebanyak 3 kali.

4. Pembuatan deret larutan baku

Dari hasil pembuatan larutan induk zat warna Rhodamin B 1000 ppm kemudian dibuat deret larutan standar dengan rumus pengenceran. Untuk kurva standar dibuat deret standar 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm dan 5 ppm.

5. Pengukuran kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B berdasarkan waktu optimum.

Sebanyak 0,5 gram karbon aktif tongkol jagung dimasukkan ke dalam 25 ml larutan zat warna Rhodamin B 20 ppm, 30 ppm, 40 ppm, 50 ppm, dan 60 ppm kemudian mengukur suhu larutan. Masing-masing campuran diaduk selama waktu optimum, kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring whatman No. 42. Absorbansi filtrat di ukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 554,5 nm. Setiap perlakuan diulangi 3 kali.

F. Teknik Analisis Data

Dari hasil analisis dibuat grafik antara adsorban dengan konsentrasi zat warna Rhodamin B (ppm), sehingga diperoleh kurva kalibrasi dengan persamaan garis lurus:

$$Y = ax + b$$

Dimana:

Y = absorban zat warna Rhodamin B

x = konsentrasi zat warna Rhodamin B (ppm)

a = slope (kemiringan)

b = intersep (perpotongan)

Dari persamaan di atas maka konsentrasi zat warna Rhodamin B (ppm) dapat dihitung:

$$x = \frac{Y-b}{a}$$

Banyaknya Rhodamin yang teradsorpsi (mg) per gram adsorben (karbon aktif tongkol jagung) ditentukan dengan persamaan di atas.

$$W = \frac{(C_0 - C_e) \times V}{W_a}$$

Dimana:

W = efektifitas atau jumlah zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi
(mg/g)

Co = Konsentrasi zat warna Rhodamin B awal (ppm)

Ce = Konsentrasi kesetimbangan (sisa) zat warna Rhodamin B (ppm)

Wa = Berat adsorben/ karbon aktif tongkol jagung (g)

V = Volume larutan (L)

Kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B ditentukan dari persamaan isoterm Freundlich dan Langmuir. Untuk data yang memenuhi persamaan Freundlich, kapasitas adsorpsi dihitung dengan persamaan:

$$\text{Log } x/m = \log k + 1/n \log c$$

Kapasitas adsorpsi (k) = intersep (perpotongan)

$$\text{Log } k = \text{intersep}$$

$$K = \text{inv log intersep}$$

Untuk data yang memenuhi persamaan Langmuir, kapasitas adsorpsi dihitung dengan persamaan:

$$\frac{c}{q} = \frac{1}{b \cdot k} + \frac{1}{b} \cdot c$$

Kapasitas adsorpsi (b) = slope (kemiringan)

$$1/b = \text{slope}$$

$$b = 1/\text{slope}^{46}$$

⁴⁶ Tony Bird, op. cit., h. 317-318.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Penentuan Waktu Kontak (pengadukan) Optimum yang Dibutuhkan oleh Karbon aktif Tongkol Jagung untuk Mengadsorpsi Zat Warna Rhodamin B


Hasil yang diperoleh dari pengaruh waktu kontak (pengadukan) untuk penentuan waktu optimum adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Variasi konsentrasi Rhodamin B (mg) yang diadsorpsi per 0,5 gram karbon aktif tongkol jagung sebagai fungsi waktu kontak pengadukan

Waktu kontak (menit)	Konsentrasi kesetimbangan Rhodamin B, Ce (mg/L)	Efektifitas adsorpsi, x/m atau W (mg/g)
15	0,8071	0,9596
30	0,5883	0,9705
45	0,4282	0,9785
50	0,4320	0,9784
55	0,4318	0,9784

Konsentrasi awal Rhodamin B, Co = 20 ppm

Hubungan antara efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B dengan waktu kontak pengadukan dapat diketahui dengan membuat grafik yang memplot waktu adsorpsi (menit) dengan efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B (mg/g).



Gambar 6. Grafik hubungan antara waktu adsorpsi dengan efektifitas adsorpsi sebagai fungsi waktu (konsentrasi awal Rhodamin B 20 ppm).


2. Pengukuran Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung Terhadap Zat Warna Rhodamin B.

Hasil yang diperoleh dari pengukuran kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B dapat di lihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B sebagai fungsi konsentrasi awal zat warna Rhodamin B


Co (mg/L)	Ce (mg/L)	Co-Ce (mg/L)	Efektifitas adsorpsi x/m atau W (mg/g)
20	0,4115	19,5885	0,9794
30	0,683	29,317	1,4658
40	1,1874	38,8126	1,9406
50	5,4887	44,5113	2,2255
60	16,5477	43,4523	2,1726

Peningkatan nilai efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B dapat diketahui melalui grafik dengan plot antara efektifitas karbon aktif tongkol jagung dengan konsentrasi zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi. Dari grafiknya dapat diketahui nilai kapasitas adsorpsi tertinggi dari karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B sampai mencapai titik optimum atau dengan kata lain nilai efektifitasnya mengalami penurunan yang tidak begitu berarti atau bahkan hampir konstan. Konsentrasi optimum yang digunakan oleh karbon aktif tongkol jagung untuk menyerap zat warna Rhodamin B dapat juga terlihat dari grafik dibawah. Grafik dari efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung dengan konsentrasi zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi dapat dilihat pada grafik berikut:




Gambar 7. Grafik hubungan efektifitas adsorpsi Rhodamin B oleh karbon aktif tongkol jagung (x/m) dengan konsentrasi zat warna Rhodamin B teradsorpsi (waktu kontak (pengadukan) = 45 menit, konsentrasi awal 20, 30, 40, 50 dan 60 ppm).

Hubungan antara efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B dengan konsentrasi larutan zat warna Rhodamin B pada keadaan kesetimbangan untuk mengetahui kapasitas adsorpsi dari karbon aktif tongkol jagung dapat dilihat melalui grafik hubungan antara C_e dengan x/m atau W (efektifitas adsorpsi). Perhitungan untuk C_e dan x/m dapat dilihat pada lampiran 8.




Gambar 8. Grafik hubungan efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B (x/m) dengan konsentrasi sisa zat warna Rhodamin B (waktu kontak = 45 menit, konsentrasi awal 20,30,40,50 dan 60 ppm).

Isoterm adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B berdasarkan persamaan Freundlich dan Langmuir dapat dipelajari dengan membuat grafik hubungan antara $\log C_e$ dengan $\log x/m$ untuk model adsorpsi Freundlich dan C_e dengan C_e/W untuk model adsorpsi Langmuir. Grafik isoterm dapat memperlihatkan bahwa karbon aktif cenderung mengikuti pola isoterm Langmuir atau Freundlich berdasarkan dari nilai regresi linier (R^2) yang lebih mendekati 1. Berdasarkan hasil pengolahan data (lampiran 9) maka diperoleh grafik sebagai berikut:



Gambar 9. Grafik isoterm Freundlich untuk adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B



Gambar 10. Grafik isoterm Langmuir untuk adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B.

B. Pembahasan

1. Waktu kontak optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif tongkol jagung untuk menyerap zat warna Rhodamin B

Keseimbangan adsorpsi dapat diketahui bila tidak lagi terjadi perubahan konsentrasi yang berarti dalam larutan ataupun dalam adsorben sepanjang waktu yang divariasikan. Pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B (x/m) mengalami kenaikan sejalan dengan bertambahnya waktu pengadukan. Dari hasil yang diperoleh waktu optimum adsorpsi terjadi pada kontak waktu 45 menit dengan konsentrasi zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi 0,9785 mg/g.

Setelah 45 menit berlalu yaitu pada waktu kontak 50 menit terjadi sedikit penurunan konsentrasi zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi yang tidak berarti, bahkan hampir konstan. Dengan kata lain konsentrasi zat warna Rhodamin B dalam larutan dan dalam adsorben adalah tetap. Keadaan ini sesuai dengan teori bahwa makin lama waktu yang digunakan, akan semakin banyak zat terlarut yang akan teradsorpsi. Akan tetapi jumlah zat terlarut yang teradsorpsi akan jenuh apabila telah mencapai nilai batas, yang disebabkan karena pori-pori yang terdapat pada permukaan karbon aktif tongkol jagung (adsorben) sudah jenuh, sehingga adsorpsi pada permukaan cenderung mencapai batas maksimum. Tongkol jagung mampu menyerap zat warna Rhodamin B dengan waktu optimum 45 menit, sementara penyerapan dengan

menggunakan ampas tebu memiliki waktu optimum 60 menit⁴⁷, hal ini membuktikan bahwa tongkol jagung lebih efisien untuk digunakan dalam menyerap zat warna Rhodamin B. Penyerapan zat warna Rhodamin B dengan menggunakan karbon aktif dari biji kapuk diperoleh waktu kontak optimum 30 menit dengan kapasitas adsorpsi sebesar 15,4292 mg/g⁴⁸, dari hasil tersebut berarti biji kapuk mempunyai kemampuan untuk menyerap zat warna Rhodamin B yang lebih baik yang disebabkan karena ukuran pori yang lebih besar sehingga mampu menyerap zat warna Rhodamin B lebih banyak dan lebih efisien.

Dalam penelitian ini waktu kontak (pengadukan) selama 45 menit merupakan waktu optimum, dimana Rhodamin B tidak dapat diadsorpsi lebih banyak lagi dan waktu ini digunakan untuk penelitian selanjutnya.⁴⁹

Semakin lama waktu pengadukan terhadap larutan karbon aktif yang telah bercampur dengan larutan zat warna Rhodamin B, maka semakin cepat karbon aktif tersebut dalam menyerap zat warna Rhodamin B yang ada dalam larutan. Hal itu di akibatkan karena dengan adanya pengadukan berarti partikel-partikel yang ada dalam larutan bersinggungan dengan partikel karbon aktif. Pengadukan ini memberikan kesempatan kepada karbon aktif untuk bersinggungan dengan partikel serapan.

⁴⁷ Kadek Anggarawati, op.cit., h.44.

⁴⁸ Wahyu dwi Widhianti, "Pembuatan Arang Aktif dari Biji Kapuk (*Ceiba Pentandra* L.) Sebagai Adsorben Zat Warna Rhodamin B. Skripsi Sarjana, Sains dan Teknologi UNAIR.

⁴⁹ Tony Bird, op. cit., h. 158-158.

Daya serap karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B akan semakin cepat dan semakin meningkat seiring dengan semakin lamanya waktu pengadukan sampai mencapai titik optimum, yakni titik dimana karbon aktif sudah mencapai kejenuhan karena pori-pori yang terdapat pada karbon aktif tongkol jagung sudah terisi penuh sehingga tidak mampu lagi menyerap zat warna Rhodamin B lebih banyak lagi.

Karbon aktif tongkol jagung dapat digunakan untuk penyaringan air sehingga tidak berbau, pH 6,56 serta mampu menurunkan kadar Fe, BOD, COD dalam air.⁵⁰ Karbon aktif dari tongkol jagung juga mampu menurunkan angka dari minyak goreng dengan penambahan karbon aktif berturut-turut 1, 2, 3, 4, 5 gram dalam minyak 5 kali pakai.⁵¹

Karbon aktif dapat digunakan untuk menyerap zat warna pada lingkungan khususnya zat warna Rhodamin B, hal ini membuktikan bahwa segala sesuatu yg diciptakan oleh Allah SWT tidak ada yang sia-sia pasti selalu bermanfaat. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Ali 'Imran 3:191

⁵⁰ Fitri Wahyuni dan Yeniza, *op.cit.* h.1.

⁵¹ Faizatu Sholikhah, " Pengaruh Penambahan Karbon Aktif dari Tongkol Jagung Terhadap Penurunan Angka Peroksida Minyak Goreng (Sebagai Sumber Belajar Kimia di SMA)". Skripsi sarjana, fakultas sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٥٢﴾

Terjemahnya: "(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka."

2. Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung Terhadap Zat Warna Rhodamin B

Pada Gambar 7, dapat dilihat bahwa efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B (x/m) meningkat dengan naiknya konsentrasi awal zat warna Rhodamin B hingga pada keadaan kesetimbangan.

Peningkatan nilai efektifitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B, disebabkan karena makin tingginya konsentrasi awal zat warna Rhodamin B maka jumlah zat warna Rhodamin B yang terlarut juga makin besar sehingga semakin banyak pula jumlah molekul zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi oleh karbon aktif tongkol jagung, hal ini dapat dilihat pada Gambar 8.

Dari hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa daya adsorpsi maksimum karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B

⁵² Departemen Agama, op. Cit. H. 76.

dengan waktu kontak (pengadukan) 45 menit adalah sebesar 44,5113 ppm (2,2255 mg/g). Kondisi ini terjadi pada variasi konsentrasi awal zat warna Rhodamin B 50 ppm. Selanjutnya pada variasi konsentrasi awal zat warna Rhodamin B 60 ppm, jumlah zat warna Rhodamin B teradsorpsi sedikit menurun yaitu sebesar 43,4523 ppm (2,1726 mg/g). Hal ini disebabkan karena pori-pori yang ada pada permukaan karbon aktif tongkol jagung (adsorben) sudah terisi penuh (jenuh) sehingga tidak dapat menjerap (mengadsorpsi) molekul zat warna Rhodamin B lebih besar lagi (mencapai batas maksimum).

Isoterm adsorpsi dari karbon aktif tongkol jagung dapat dilihat pada Gambar 9 dan 10. Dari kedua grafik isoterm tersebut dapat dilihat bahwa isoterm adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B, cenderung mengikuti persamaan Langmuir, karena nilai regresi linier (R^2) untuk kurva isoterm Langmuir lebih mendekati 1 yaitu 0,9991. Sedangkan nilai regresi linier (R^2) untuk kurva isoterm Freundlich hanya 0,6855. Hal ini menunjukkan bahwa adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B bersifat fisika. Adsorpsi fisika ini terjadi akibat interaksi antara fase muka padatan karbon aktif tongkol jagung dengan molekul zat warna Rhodamin B yang ada dalam larutan. Pada adsorpsi ini tidak terjadi pertukaran ion, karena ukuran molekul zat warna Rhodamin B sangat besar dan adsorpsi terjadi pada pH netral. Sehingga, kemungkinan molekul zat warna Rhodamin B hanya terperangkap (terjebak) dalam pori-pori yang terdapat pada permukaan

karbon aktif tongkol jagung. Hal inilah yang menyebabkan zat warna Rhodamin B dapat teradsorpsi oleh karbon aktif tongkol jagung.

Hasil analisis data pada lampiran 9 menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung untuk pola isoterm Langmuir (b) adalah 2,222 mg/g artinya karbon aktif tongkol jagung setiap gramnya mampu menyerap 2,222 mg zat warna Rhodamin B yang terkandung dalam larutan. Sedangkan untuk pola isoterm Freundlich (k) sebesar 1,481 mg/g.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:


1. Waktu kontak optimum yang dibutuhkan oleh karbon aktif tongkol jagung (*Zea mays* L.) untuk mengadsorpsi zat warna Rhodamin B adalah 45 menit.
2. Kapasitas adsorpsi karbon aktif tongkol jagung (*Zea mays* L.) terhadap zat warna Rhodamin B adalah 44,5113 ppm (2,2255 mg/g). Pola isoterm adsorpsi karbon aktif tongkol jagung (*Zea mays* L.) terhadap zat warna Rhodamin B, lebih mengikuti pola isoterm Langmuir daripada pola isoterm Freundlich dengan nilai kapasitas adsorpsi untuk pola isoterm Langmuir $b = 2,222$ mg/g dan nilai regresi linier (R^2) yaitu 0,999 sedangkan untuk pola isoterm Freundlich $k = 1,481$ mg/g dan regresi linier (R^2) yaitu 0,685.


B. Saran


Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Kepada peneliti selanjutnya:
 - a. Menggunakan variasi konsentrasi aktivator CaCl_2 atau menggunakan aktivator yang lain.

- b. Menggunakan zat warna yang lain yang dilarang penggunaannya di Indonesia.
2. Kepada industri agar menggunakan karbon aktif tongkol jagung terhadap limbah untuk menyerap zat warna Rhodamin B sebelum dibuang ke lingkungan.

Lampiran 1. Bagan Kerja Pembuatan Karbon Aktif Tongkol Jagung

Lampiran 2. Bagan Kerja Penentuan Waktu Optimum Adsorpsi


Lampiran 3. Bagan Kerja Penentuan Kapasitas Adsorpsi**Lampiran 5. Data Hasil Penelitian Pengukuran Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung Terhadap Zat Warna Rhodamin B Untuk Penentuan Waktu Optimum**

No.	Kode Sampel	Absorbansi	Konsentrasi Rhodamin B sisa (ppm)
1	RB 15 menit A	0,179	0,8009
2	RB 15 menit B	0,180	0,8080
3	RB 15 menit C	0,181	0,8124
4	RB 30 menit A	0,132	0,5897
5	RB 30 menit B	0,131	0,5893
6	RB 30 menit C	0,131	0,5859
7	RB 45 menit A	0,097	0,4333
8	RB 45 menit B	0,096	0,4322
9	RB 45 menit C	0,094	0,4190
10	RB 50 menit A	0,096	0,4323
11	RB 50 menit B	0,095	0,4319
12	RB 50 menit C	0,094	0,4318
13	RB 55 menit A	0,093	0,4316
14	RB 55 menit B	0,094	0,4318
15	RB 55 menit C	0,095	0,4320

Ket: RB = Rhodamin B

Konsentrasi awal zat warna Rhodamin B no. 1-15 = 20 ppm


Lampiran 4. Penentuan λ maksimum



Lampiran 6. Kurva Standar Rhodamin B Untuk Penentuan Waktu Optimum Adsorpsi

Konsentrasi Rhodamin B (ppm)	Absorbansi
---------------------------------	------------

0,0	0,045
0,5	0,145
1,0	0,240
1,5	0,341
2,0	0,443
2,5	0,543



Lampiran 7. Data Hasil Penelitian Pengukuran Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung Terhadap Zat Warna Rhodamin B untuk Penentuan Kapasitas Adsorpsi (Waktu Kontak 45 Menit)

No.	Kode Sampel	Absorbansi	Konsentrasi Rhodamin B (ppm)
-----	-------------	------------	------------------------------


1	RB 20 ppm A	0,078	0,4170
2	RB 20 ppm B	0,077	0,4124
3	RB 20 ppm C	0,076	0,4053
4	RB 30 ppm A	0,128	0,6885
5	RB 30 ppm B	0,127	0,6783
6	RB 30 ppm C	0,128	0,6822
7	RB 40 ppm A	0,223	1,1891
8	RB 40 ppm B	0,222	1,1872
9	RB 40 ppm C	0,222	1,1859
10	RB 50 ppm A	1,139	5,4887
11	RB 50 ppm B	1,125	5,4353
12	RB 50 ppm C	1,142	5,5421
13	RB 60 ppm A	2,314	16,3634
14	RB 60 ppm B	2,339	16,5477
15	RB 60 ppm C	2,359	16,7320

Ket: RB = Rhodamin B

Lampiran 8. Kurva Standar Seri Rhodamin B untuk Penentuan Kapasitas Adsorpsi

Konsentrasi Rhodamin B (ppm)	Absorbansi
---------------------------------	------------

0,0	0,037
1,0	0,193
2,0	0,358
3,0	0,553
4,0	0,743
5,0	0,953



Lampiran 9. Data Isoterm Adsorpsi karbon aktif tongkol jagung terhadap zat warna Rhodamin B

Co (mg/L)	Ce (mg/L)	Co-Ce (mg/L)	Log Ce	x/m atau W (mg/g)	Log x/m atau W	Ce/W (g/L)
--------------	--------------	-----------------	-----------	----------------------	-------------------	---------------

20	0,4115	19,5885	-0,3856	0,9794	-0,0090	0,4201
30	0,6830	29,317	-0,1655	1,4658	0,1660	0,4659
40	1,1874	38,8126	0,0745	1,9406	0,2879	0,6118
50	5,4887	44,5113	0,7394	2,2255	0,3474	2,4662
60	16,5477	43,4523	1,2187	2,1726	0,3369	7,6165

Contoh perhitungan nilai x/m atau W untuk konsentrasi 50 mg/L

$$\begin{aligned}
 x/m \text{ atau } W &= \frac{(C_o - C_e)}{W_a} \cdot V \\
 &= \frac{(50 - 5,4887) \text{ mg/L}}{0,5 \text{ g}} \times 0,025 \text{ L} \\
 &= 2,2255 \text{ mg/g}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

x/m atau W = efektifitas atau jumlah zat warna Rhodamin B yang teradsorpsi (mg/g)

C_o = konsentrasi awal zat warna Rhodamin B (mg/L)

C_e = konsentrasi kesetimbangan zat warna Rhodamin B (mg/L)

W_a = massa karbon aktif tongkol jagung (g)

V = volume larutan (L)

Lampiran 10. Perhitungan Nilai Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung Berdasarkan Persamaan Freundlich dan Persamaan Langmuir

a. Untuk persamaan Freundlich

$$y = 0,1861x + 0,1707$$

$$\log x/m = \log k + 1/n \log c$$

kapasitas adsorpsi (k) = intersep (perpotongan)

$$\log k = \text{intersep}$$

$$\log k = 0,1707$$

$$k = \text{inv log } 0,1707$$

$$k = 1,481 \text{ mg/g}$$

b. Untuk persamaan Langmuir

$$y = 0,45x + 0,1277$$

$$\frac{C}{q} = \frac{1}{b \cdot k} + \frac{1}{b} C$$

Kapasitas adsorpsi (b) = slope (kemiringan)

$$1/b = \text{slope (kemiringan)}$$

$$1/b = 0,45$$

$$b = \frac{1}{0,45} = 2,222 \text{ mg/g}$$

Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian



Tongkol Jagung



Proses pengarangan (karbonisasi)



Arang Tongkol Jagung



Proses Penggerusan



Proses Pengayakan



Proses aktivasi (perendaman arang tongkol jagung dengan CaCl_2 9%)




Proses penetralan



Karbon aktif tongkol jagung



Larutan Induk Rhodamin B 1000 ppm



Proses Sheker Campuran karbon aktif tongkol jagung dalam larutan
20 ppm

Rhodamin B



Proses Penyaringan Residu Karbon Aktif Tongkol Jagung



Filtrat (Rhodamin B sisa Penyerapan) untuk Menentukan Waktu Optimum Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung



Larutan Standar Seri Rhodamin B
(0,5; 1,0; 1,5; 2,0; dan 2,5) ppm



Spektrofotometer UV-VIS

Daftar Riwayat Hidup



Sudarmi, lahir di Bulukumba pada tanggal 29 April 1988, merupakan anak ke-dua dari lima bersaudara pasangan dari bapak Sudirman dan Daramatasia. Penulis menamatkan pendidikan di SDN 266 Toroliya pada tahun 2000. SLTPN 2 Gantarang Kindang pada tahun 2003 dan SMAN 2 Bulukumba pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan mengambil program Strata 1 (S1) Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Selama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa, penulis pernah menjabat sebagai anggota Pembinaan Organisasi & Pengembangan Anggota HMJ-Kimia selama dua periode (2006/2007 – 2007/2008), dan penerima beasiswa DEPAG selama dua periode (2007/2008 dan 2008/2009). Pengalaman menjadi asisten di Laboratorium Kimia Dasar, Kimia Organik dan Kimia Anorganik. Penulis menyelesaikan rangkaian tugas akhir, mengikuti Kuliah Kerja Terapan Sains (KKTS) di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) pada tahun 2009, Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKN-Profesi) di Kel. Lette Kec. Mariso Makassar pada tahun 2010. Terakhir penulis menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan dengan menulis skripsi yang berjudul “Kapasitas Adsorpsi Karbon Aktif Tongkol Jagung (*Zea mays* L.) Terhadap Zat Warna Rhodamin B”.