

**PENGARUH PENAMBAHAN SERAT BATANG PISANG  
TERHADAP SIFAT FISIS DAN MEKANIK PAPAN  
PARTIKEL DARI SABUT KELAPA DAN POLYESTER**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih gelar Sarjana Sains (S.Si)  
Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam  
Negeri (UIN) Alauddin Makassar Oleh :

**ASRIYATI**  
**60400112022**


**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS  
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh dinyatakan batal karena hukum.

Gowa, November 2016

Penyusun



ASRIYATI

NIM: 60400112022

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Penambahan Serat Batang Pisang Terhadap Sifat Fisis dan Mekanik Papan Partikel Dari Sabut Kelapa dan Polyester” yang disusun oleh Asriyati, NIM: 60400112022, mahasiswi jurusan fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 29 November 2016 M, bertepatan dengan 29 Shafar 1438 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu sains dan Teknologi, Jurusan fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 29 November 2016  
29 Shafar 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Sahara, S.Si., M.Sc, Ph. D.	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy 1	: Rahmaniah, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy 2	: Kurniati Abidin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy 3	: Dr. Abdullah, M. Ag	(.....)
Pembimbing 1	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)



Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
Nip: 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt., yang masih memberikan kepada penulis berupa kesehatan jasmaniah dan rohaniyah serta masih memberikan iman dan ihsan. Shalawat dan salam kita panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad Saw, yang membawa kita semua dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penambahan Serat Batang Pisang Terhadap Sifat Fisis dan Mekanik Papan Partikel dari Sabut Kelapa dan Polyester”** ini dapat dirampungkan.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkn sembah sujud dan rasa hormat kepada kedua orang tuaku **Saripuddin** dan **Suriati**. Terimakasih karena telah memberikan kasih sayang yang tiada henti memberikan kasih sayang dan cintanya serta doa-doanya untuk keberhasilan penulis.

Selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati berkat pertolongan dari Allah Swt., Serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tak langsung yang selalu memberikan doa dan material, sebagai motivasi bagi penulis yang sangat berarti bagi penulis dengan rasa penuh keikhlasan dan tulus, mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) AIAUDDIN Makassar periode 2015-2016.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc, Ph. D** selaku ketua jurusan dan dan bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku sekretaris jurusan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak **Iswadi S.Pd., M.Si** selaku pembimbing **I** dan Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.** selaku pembimbing **II** yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk bimbingan dan arahnya.
5. Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si** selaku penguji **I** dan Ibu **Kurniati Abidin** selaku penguji **II** dan Bapak **Dr. Abdullah, M.Ag** selaku penguji **III** terima kasih atas semu bimbingan serta nasehat yang diberikan.
6. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
7. Terkhusus buat Suamiku tersayang **Hasrullah** terimakasih untuk do'anya selama ini,telah memberi saya semangat dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir saya.
8. Saudara-saudaraku tersayang **Satriana Amd, kep** dan **Nopianti** yang sudah memberikan semangat, kasih sayang dan nasehat yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga besar dari ayah dan ibu terimakasih untuk doa, semangat yang diberikan.

10. Sahabatku tercinta TST (**Husnul Khatimah, S.Si, Susilas Tuti, Muldatulnia, Nurhidayat, S.Si, Andi Ulfayanti, S.Si, Sri Nurahmani Desi, S.Si dan Indah Permata Sari, S.Si**) terimakasih sudah menemaniku selama 4 tahun dan memberi saya semangat selama mengerjakan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk asisten penelitianku **Kakak Heru dan Bapak Amri**
12. Terima kasih untuk **Susilas Tuti dan Muldatul Nia** yang sudah meluangkan waktunya untuk menemaniku selama penelitian.
13. Teman-teman Radiasi angkatan 2012 terima kasih atas kisah selama 4 tahun ini.
14. Adinda-adinda Jurusan fisika angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 serta keluarga besar Himpunan Jurusan Fisika (HMJ-F).

Akhirnya sebagai usaha manusiawi, penulis menyadari sepenuhnya tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis dengan senang hati membuka diri untuk menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun guna memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan serta bermanfaat bagi masyarakat luas, para pembaca dan khususnya bagi pribadi penulis. Semoga segala kerja keras dan doa dari segala pihak mendapat balasan dari sang pencipta “Amin Ya Rabbal Alamin”

Samata, November 2016

Penyusun

ASRIYATI  
NIM: 60400112022

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SIMBOL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Batasan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II. TINJAUAN TEORETIS.....	5
2.1 Tanaman Pisang.....	5
2.2 Pengertian Papan Partikel.....	8
2.3 Standar pengujian sifat-sifat papan partikel.....	11

2.4 Karakteristik Papan Partikel Komposit.....	12
2.5 Sabut kelapa.....	16
2.6 Polyester.....	18
2.7 Tumbuhan-tumbuhan dalam perspektif islam.....	20
<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3.2 Alat dan Bahan.....	28
3.3 Prosedur Penelitian.....	30
3.4. Teknik Analisis Data.....	36
3.5 Diagram Alir.....	37
3.6 Jadwal kegiatan.....	38
<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran.....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>



## DAFTAR TABEL

No	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Standar nilai JIS A 5908:2003 particleboard	11
2.2	Spesifikasi resin polyester	20
3.1	Uji kerapatan papan partikel	33
3.2	Uji pengembangan tebal papan partikel	34
3.3	Uji modulus elastisitas (MOE)	35
3.4	Uji modulus patah (MOR)	36

## DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan	Halaman
$\rho$	Kerapatan ( $\text{gr}/\text{cm}^3$ )	13
M	Massa kering udara contoh uji (gr)	13
V	Volume kering udara contoh uji ( $\text{cm}^3$ )	13
PT	Pengembangan tebal	14
T1	Tebal sebelum direndam air (cm)	14
T2	Tebal setelah direndam air (cm)	14
MOE	Modulus of Elasticity (modulus elastisitas) ( $\text{kgf}/\text{cm}^2$ )	14
$\Delta P$	Perubahan beban yang digunakan (kgf)	14
L	Jarak sangga (cm)	15
$\Delta Y$	Perubahan defleksi setiap perubahan beban (cm)	15
B	Lebar contoh uji (cm)	15
D	Tebal contoh uji (cm)	15
MOR	Modulus of Rupture (modulus patah) ( $\text{kgf}/\text{cm}^2$ )	15
P	Berat maksimum (kgf)	15
L	Panjang bentang (cm)	16
B	Tebal contoh uji (cm)	16

## **DAFTAR GAMBAR**

No	Keterangan	Halaman
2.1	Pohan Pisang	6
2.2	Serat batang pisang	7
2.3	Papan partikel	9
2.4	Papan komposit	11
2.5	Sabut kelapa	16
2.6	Polyester	20
3.1	model vertikal	31
3.2	model menyilang	31
3.3	Pola pemotongan sampel uji	32
3.4	Pengujian MOE dan MOR	35

## DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Halaman
4.1	Hubungan Nilai kerapatan dengan model menyilang dan vertikal.....	41
4.2	Hubungan Nilai pengembangan tebal dengan model menyilang dan vertikal.....	43
4.3	Hubungan Nilai pengembangan tebal dengan model menyilang dan vertikal.....	44
4.4	Hubungan uji MOE dengan model menyilang dan vertikal.....	47
4.5	Hubungan uji MOR dengan model menyilang dan vertikal.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	halaman
<hr/>		
1.	Data mentah hasil penelitian	L2
2.	Analisis data penelitian	L6
3.	Alat dan bahan penelitian	L21
4.	Prosedur pembuatan dan pengujian sampel	L27
5.	Dokumentasi persuratan penelitian	L34
6.	Surat	

## ABSTRAK

**Nama Penyusun** : Asriyati  
**NIM** : 60400112022  
**Judul Skripsi** : **Pengaruh penambahan serat batang pisang terhadap sifat fisis dan mekanik papan partikel dari sabut kelapa dan polyester.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanik papan partikel dari bahan baku sabut kelapa dan serat batang pisang dengan menggunakan polyester sebagai perekat. Penelitian ini dilakukan dengan menyiapkan bahan baku papan partikel. Kemudian melakukan pembuatan papan partikel dengan menggunakan mesin (hotpress) dan mendinginkan selama  $\pm 2$  minggu. Setelah itu melakukan proses pemotongan sampel dan melakukan pengujian yaitu sifat fisis yang meliputi kerapatan dan pengembangan tebal, sedangkan sifat mekanik meliputi Modulus Elastisitas (MOE) dan Modulus of Reptur/modulus patah (MOR). Ukuran papan yang menggunakan yaitu 25 cm x 25 cm x 1 cm dan suhu 140°C dengan tekanan 25 kg/cm<sup>2</sup> selama 10 menit. Hasil penelitian yang diperoleh untuk sifat fisis yaitu kerapatan (0,67 – 0,76) g/cm<sup>3</sup>, pengembangan tebal (19,16 -166,42)% sedangkan untuk sifat mekanik yaitu MOE ( 1116,39 – 6028,95) kgf/cm<sup>2</sup> dan MOR (46,56 – 116,53) kgf/cm<sup>2</sup>. Hasil yang diperoleh tidak memenuhi standart JIS A 5908-2003 kecuali kerapatan.

Kata kunci: *Papan partikel, Sifat fisis dan sifat mekanik.*

## ABSTRACT

**Name** : Asriyati  
**NIM** : 60400112022  
**Title of Thesis** : **The influence of the addition of fiber banana stems to the physical properties and mechanical properties of the coconut husk particle board and polyester.**

---

The study aims to know the physical properties and mechanical properties of particle board from raw materials coco and banana stem fibers using polyester as an adhesive. This research was conducted by preparing raw materials particle board. Then perform the particle board using a machine (hotpress) and quieted for  $\pm 2$  weeks. After that, process of cutting the samples and perform tests that physical properties include density and thickness swelling, while the mechanical properties include the Modulus of Elasticity (MOE) and Modulus of Repture (MOR). Size of boards that use is 25 cm x 25 cm x 1 cm and a temperature of 140oC at a pressure of 25 kg / cm<sup>2</sup> for 10 minutes. The results obtained for the physical properties, density (0.67 to 0.76) g / cm<sup>3</sup>, thickness swelling (19.16 166.42)% while for the mechanical properties that MOE (1116.39 to 6028.95) kgf / cm<sup>2</sup> and MOR (46.56 to 116.53) kgf / cm<sup>2</sup>. The results obtained is not qualified the standard JIS A 5908-2003 unless density.

*Keywords: Particle board, physical properties and mechanical properties.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini kondisi hutan di Indonesia sangatlah memprihatkan terbukti dengan produktivitasnya yang semakin menurun ditambah lagi dengan pembakaran hutan yang saat ini terjadi dimana-mana sehingga menyebabkan hutan semakin sulit untuk memproduksi bahan kayu dengan baik, sementara itu kebutuhan akan bahan baku kayu di masyarakat sangatlah meningkat. Demi mengatasi masalah ini maka perlu dilakukan usaha untuk mencari alternatif lain yakni melalui perkembangan teknologi tentang pengolahan limbah kayu menjadi papan partikel.

Pembuatan material papan partikel telah dilakukan sebelumnya dengan bahan dasar berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan oleh (Sudarsono, dkk, 2010) dengan bahan dasar sabut kelapa dan perekat lem kopal (Lis Nurrani, 2011) dengan bahan dasar batang pisang dengan perlakuan termo-mekanis. Pada penelitiannya menunjukkan rendemen pulp 35,76% dimana sifat fisis dan mekanis papan serat memenuhi standar FAO 1966 dan JIS A 5908-2003 kecuali penyerapan air yang sangat tinggi (Supratiningsih, 2012) dengan bahan dasar serbuk serat batang pisang (Umi Fathanah, 2011) dengan bahan dasar sekam padi dan plastik HDPE daur ulang, (Sahriyanti Saad, 2012) berbahan dasar bambu dan eceng gondok (Riskha Hasni, 2008) dengan bahan dasar limbah plastik dan sekam (Dini Cahyandari, 2007) bahan



1

dasar limbah kayu. Penelitiannya didapatkan hasil bahwa penggunaan serbuk kayu mempunyai kekuatan tarik  $0.46 \text{ N/mm}^2$  dan kekuatan tekuk:  $17.26 \text{ N/mm}^2$ .

Salah satu solusi pembuatan papan partikel yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas yaitu pembuatan papan partikel dari limbah-limbah yang tidak terpakai lagi dan mudah didapatkan. Limbah yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai panel akustik adalah serat batang pisang karena keberadaannya yang melimpah dan begitu banyak di setiap daerah di wilayah Indonesia, begitu pula dengan sabut kelapa yang begitu berpotensi untuk dikembangkan, salah satunya yaitu di manfaatkan sebagai pembuatan papan partikel yang selanjutnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau pun industri. Papan partikel merupakan salah satu produk dari upaya pengembangan teknologi dalam pengolahan kayu dan bahan berlignoselulosa lainnya.

Semua yang ada di muka bumi ini tidak ada yang sia-sia, seperti pohon pisang jika sudah di tebang tidak di pergunakan lagi, begitu juga dengan sabut kelapa. Penelitian ini berbahan limbah batang pisang dan sabut kelapa seperti penelitian yang dilakukan oleh sudarsona dkk, Jurusan teknik mesin fakultas teknologi industri. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanis dari papan partikel ini, adalah berat jenis (density), serta pengujian banding statis (Static Bending Test) untuk mendapatkan Modulus of Elasticity (MOE) dan Modulus of Rupture (MOR). Batang pisang merupakan limbah pertanian potensial yang belum banyak dimanfaatkan. Dirjen Bina Produksi Hortikultura menyebutkan bahwa potensi buah

pisang mencapai 31,87% dari total produksi buah di Indonesia. Batang pisang memiliki berat jenis  $0,29 \text{ g/cm}^3$  dengan ukuran panjang serat 4,20-5,46 mm dan kandungan lignin 33,51%, batang pisang mempunyai potensi serat yang berkualitas baik, sehingga merupakan salah satu alternatif bahan baku potensial untuk pembuatan papan partikel dan papan serat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat judul “**Pengaruh Penambahan Serat Batang Pisang Terhadap Sifat Fisis dan Mekanik Papan Partikel dari Sabut Kelapa dan Polyester**”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan serat batang pisang terhadap sifat fisis dan mekanik papan partikel dari sabut kelapa dan polyester?

### **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya terbatas pada :

1. Bahan dasar yang digunakan adalah sabut kelapa tua dimana jenis kelapa ini memiliki kulit yang berwarna hijau ketika masih muda, polyester sebagai perekatnya dan serat batang pisang tua sebagai tulang (pembatas dinding papan partikel), jenis pisang yang digunakan yaitu pisang kapok.
2. Luas cetakan yang akan digunakan adalah  $25 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$
3. Variasi jarak antara tulang yang akan digunakan adalah 0,5 cm, 1 cm, 1,5 cm dan 2 cm.

4. Pada penelitian ini akan diamati nilai perbandingan antara serat batang pisang berbentuk vertikal dan menyilang dengan pengujian meliputi MOR, MOE, kerapatan dan pengembangan tebal.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan serat batang pisang terhadap sifat fisis dan mekanik papan partikel dari sabut kelapa dan polyester.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah:

##### **1.5.1 Industri**

Manfaat yang akan diperoleh bagi industri dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi tentang bagaimana cara pembuatan papan partikel sebagai bahan alternatif pengganti papan dengan memanfaatkan limbah-limbah yang terdapat di lingkungan sekitar seperti serat batang pisang dan sabut kelapa.

##### **1.5.2 Peneliti**

Manfaat yang akan diperoleh peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian di masyarakat.
2. Dapat mengetahui bagaimana sifat fisis dan mekanik papan partikel dari bahan serat batang pisang dan sabut kelapa dengan menggunakan perekat polyester serta dapat mengetahui bagaimana perbandingan nilai dari hasil penelitian dengan nilai standar yang ditetapkan.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tanaman Pisang**

##### **2.1.1 Sejarah Tanaman Pisang**

Para ahli botani memastikan daerah asal tanaman pisang adalah India, jazirah Malaya, dan Filipina. Penyebaran tanaman pisang dari daerah asal ke berbagai wilayah negara di dunia terjadi mulai tahun 1000 SM. Penyebaran pisang di wilayah timur antara lain melalui Samudera Pasifik dan Hawaii. Sedangkan penyebaran pisang di wilayah barat melalui Samudera Hindia, Afrika sampai pantai timur Amerika. Sekitar tahun 500 M, orang-orang Indonesia berjasa menyebarkan tanaman pisang ke pulau Madagaskar. Pada tahun 650 M, pahlawanpahlawan Islam di negara Arab telah menyebarkan tanaman pisang di sekitar laut tengah. Pisang yang ada sekarang diduga merupakan hasil persilangan alami dari pisang liar dan telah mengalami domestikasi. Beberapa literatur menyebutkan pusat keanekaragaman tanaman pisang berada di kawasan Asia Tenggara ( Navi Malmunah, 2006).

##### **2.1.2 Batang Pisang**

Batang pisang merupakan limbah dari tanaman pisang yang telah ditebang untuk diambil buahnya dan merupakan limbah pertanian potensi yang belum banyak pemanfaatannya. Beberapa penelitian telah mencoba untuk

memanfaatkannya antara lain untuk papan partikel dan papan serat.(Navi Mulmunah, 2006).



Gambar 2.1 : Pohon pisang

(sumber : <https://rodamemn.wordpress.com/tag/indonesia/>)

Serat batang pisang merupakan jenis serat yang berkualitas baik, dan merupakan salah satu bahan potensial alternatif yang dapat digunakan sebagai filler pada pembuatan komposit polivinil klorida atau biasa disingkat PVC. Batang pisang sebagai limbah dapat dimanfaatkan menjadi sumber serat agar mempunyai nilai ekonomis. Perbandingan bobot segar antara batang, daun, dan buah pisang berturut-turut 63, 14, dan 23%. Batang pisang memiliki bobot jenis 0,293g/cm dengan ukuran panjang serat 4,20 – 5,46 mm dan kandungan lignin 33,51% (Supraptiningsih, 2012).

Limbah batang pisang dan sabut kelapa merupakan limbah yang berpotensi dapat dijadikan material akustik seperti pembuatan papan partikel. Barang-barang tak terpakai dan sudah menjadi limbah serta dapat merusak lingkungan seharusnya sebagai masyarakat barang-barang tersebut dapat dijadikan barang baru yang dapat

bermanfaat bagi orang lain karena di dunia ini tidak ada yang sia-sia sekalipun telah menjadi limbah.

Pelapah pisang juga memiliki jaringan seluler dengan pori-pori yang saling berhubungan, serta apabila telah dikeringkan akan menjadi padat menjadikannya satu bahan yang memiliki daya serap yang cukup bagus ( Supraptiningsih, 2012).



Gambar 2.2 : Serat Batang Pisang  
(sumber : <https://rodamemn.wordpress.com/tag/indonesia/>)

### 2.1.3 Klasifikasi Tanaman Pisang

Kedudukan tanaman pisang dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan adalah sebagai berikut.

Divisi : Spermatophyta

Kelas : Monocotyledonae

Famili : Musaceae

Genus : Musa

Spesies : Musa paradisiaca L.

Pisang termasuk famili Musaceae dari ordo Scitaminae dan terdiri dari dua genus, yaitu genus Musa dan Ensete. Genus Musa terbagi dalam empat golongan, yaitu Rhodochlamys, Callimusa, Australimusa dan Eumusa. Golongan Australimusa dan Eumusa merupakan jenis pisang yang dapat dikonsumsi, baik segar maupun olahan. Buah pisang yang dimakan segar sebagian besar berasal dari golongan Eumusa, yaitu Musa acuminata dan Musa balbisiana (Navi Malmunah, 2006).

**2.2 Pengertian Papan Partikel** papan partikel adalah istilah umum untuk panel yang dibuat (biasanya kayu), terutama dalam bentuk potongan-potongan kecil atau partikel dicampur dengan perekat sintetis atau perekat lain yang sesuai dan direkat bersama-sama di bawah tekanan dan pres di dalam suatu alat kempa panas melalui suatu proses dimana terjadi ikatan antara partikel dan perekat yang di tambahkan. Semakin padat kepadatan papan partikel sekam padi tersebut, maka semakin rendah angka konduktivitas thermal dari papan partikel sekam padi tersebut. Dan semakin rendah angka konduktivitas thermal papan partikel sekam padi tersebut maka semakin baik untuk dijadikan isolator (Jayanto,dkk,2011).



Gambar 2.3 : Papan artikel  
(sumber : <https://rodamemn.wordpress.com/tag/indonesia/>)

Definisi komposit adalah sebuah system material yang tersusun atas campuran atau kombinasi dari dua atau lebih papan partikel mikro maupun makro yang berbeda bentuk maupun komposisi kimianya yang terikat secara erat satu dengan yang lain (Fajriyanto, 2007)

Menurut (Damanalu, 1982), mendefinisikan papan partikel sebagai papan buatan yang terbuat dari serpihan kayu dengan perekat sintetis kemudian di pres hingga memiliki sifat seperti kayu, massif, tahan api dan merupakan bahan isolator dan bahan akustik yang baik.

Menurut (Haygreen dan Bowyer, 1989), mendefinisikan papan keras sebagai produk serat kayu berkerapatan sedang sampai tinggi yang umumnya dibuat sampai berat jenis mendekati 1,0. Produk tersebut dibuat dalam bentuk lembaran datar berkisar dari  $1/6 - 1/2$  inchi (0,16 – 1,27 cm) tebalnya dan dapat dibuat menjadi bermacam-macam bentuk.



Definisi papan partikel menurut (Maloney,1993), mengemukakan bahwa papan partikel atau papan serat adalah salah satu jenis produk komposit atau panel kayu yang terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan-bahan berlignoselulosa lainnya yang diikat dengan perekat atau bahan perekat lainnya.

Komposit di definisikan sebagai kombinasi antara dua material atau lebih yang berbeda bentuknya, komposisi kimianya, dan tidak saling melarutkan dimana material yang satu berperan sebagai penguat dan yang lainnya sebagai pengikat. Komposit disusun dari dua komponen yaitu matriks atau resin, dan penguat atau filler. Filler ini dapat berupa partikel atau serat, serat dapat berasal dari alam maupun sintetis. Yang dari alam disebut komposit contohnya adalah serat rami, serat kenaf, sekam padi, dan sebagainya (Fajriyanto, 2007).

Komposit adalah gabungan dua atau lebih bahan yang berbeda, dan hal ini dibuat untuk memperoleh sifat-sifat yang lebih baik yang tidak diperoleh dari masing-masing penyusun kompositnya. Komposit terdiri atas matriks sebagai fase tetap dan fase terdispersi(pengisi) dan kedua fase tersebut dipisahkan Oleh kondisi antar muka (interfase). Komposit yang dihasilkan tergantung pada bahan matriks dan bahan pengisi matrik yang digunakan. Setiap komposit yang dibuat dengan bahan berbeda, maka sifat yang terbentuk akan berbeda dan tergantung dari bahan pengisi matrik, jenis pengisi dan bahan penguat yang digunakan (Iswanto, 2011).



Gambar 2.4: Papan komposit

(sumber : <https://achmadbasuki.wordpress.com/2014/01/09/produk-> )

### 2.3 Standar Pengujian Sifat-Sifat Papan Partikel

Japanese Industrial Standard A 5908 : 2003, menetapkan persyaratan sifat fisis dan mekanis papan partikel yang harus dipenuhi, seperti terlihat pada

Tabel 2.1 :

Tabel 2.1 Standar Nilai JIS A 5908:2003 Particleboard

NO	Parameter Sifat Fisis Mekanis	Standart JIS A 5908 2003
1	Kerapatan ( $\text{g/cm}^3$ )	0,4 – 0,9
2	Kadar air (%)	5 – 13
3	Daya serap air (%)	-
4	Pengembangan tebal (%)	Maks 12
5	MOE ( $\text{kg/cm}^2$ )	Min 80
6	MOR ( $\text{kg/cm}^2$ )	Min 20000

Sumber : [JIS] Japanese Standard Association dalam Malau (2009: 28)

## 2.4 Karakteristik Papan Partikel Komposit

### 2.4.1 Kerapatan papan partikel (*Density*)

Kerapatan adalah suatu ukuran kekompakan suatu partikel dalam lembaran. Nilainya sangat tergantung pada kerapatan serat digunakan dan besarnya tekanan kempa yang diberikan selama proses pembuatan lembaran. Makin tinggi kerapatan papan partikel yang akan dibuat akan semakin besar tekanan yang digunakan pada saat pengempaan. Ditetapkan pada cara yang sama pada semua standar, tetapi persyaratannya tidak selalu sama. Kerapatan adalah massa per unit volume dengan kedua nilai tersebut pada kadar air yang sama (Haygreen dan Bowyer, 1996)

Dengan mengetahui kerapatan papan maka kita akan mengetahui kekuatannya, semakin rendah kerapatan maka persyaratan kekuatan papan pun akan semakin rendah. Dengan mengetahui kerapatan maka kita dapat menghasilkan kekuatan kayu diisyaratkan oleh standar.

Berdasarkan kerapatannya, Maloney (1993) membagi papan partikel menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Papan partikel berkerapatan rendah (*low density particleboard*), yaitu papan yang mempunyai kerapatan kurang dari 0,4 gr/cm .
- b. Papan partikel memiliki kerapatan sedang (*medium density particleboard*), yaitu papan yang mempunyai kerapatan antara 0,4-0,8 gr/cm .
- c. Papan partikel berkerapatan tinggi (*high density particleboard*), yaitu papan yang

mempunyai kerapatan lebih dari 0,8 gr/cm .

Selanjutnya Maloney (1993) *dalam* Asmadi (2012) menyatakan bahwa dibandingkan dengan kayu asalnya, papan partikel mempunyai beberapa kelebihan seperti:

1. Papan partikel bebas mata kayu, pecah, dan retak.
2. Ukuran dan kerapatan papan partikel dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Tebal dan kerapatannya seragam serta mudah untuk dikerjakan.
4. Mempunyai sifat isotropis.
5. Sifat dan kualitasnya dapat diatur.

Besar nilai kerapatan papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\rho = \frac{M}{V} \quad (2.1)$$

Keterangan :

$\rho$  : Kerapatan (gr/cm<sup>3</sup>)

M : Massa kering udara contoh uji (gr)

V : Volume kering udara contoh uji (cm<sup>3</sup>)

(Andriyansyah, 2014 : 24)

### 2.4.2 Pengembangan tebal papan partikel (*Thickness Swelling*)

Pengembangan tebal dihitung atas tebal sebelum dan sesudah perendaman dalam air dingin selama 24 jam pada contoh uji berukuran  $5 \times 5 \times 1 \text{ cm}^3$ .

Besar nilai pengembangan tebal papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$PT = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \times 100\% \quad (2.2)$$

Keterangan:

PT : Pengembangan tebal (%)

T1 : Tebal sebelum direndam air (mm)

T2 : Tebal setelah direndam air (mm)

(Andriyansyah, 2014 : 25)

### 2.4.3 Modulus Elastisitas (Modulus of Elasticity (MOE))

Adalah nilai yang menunjukkan sifat kekakuan yang mana merupakan ukuran dari kemampuan balok maupun tiang dalam menahan perubahan bentuk ataupun lenturan yang terjadi akibat adanya pembebasan pada batas proporsi (Maloney, 1993 dalam Muharram, 1995: 14).

Menurut Putra (2011: 14) modulus elastisitas papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3} \quad (2.3)$$

Keterangan :

MOE : Modulus of Elasticity (modulus elastisitas) ( $\text{kgf/cm}^2$ )

- $\Delta P$  : Perubahan beban yang digunakan (kgf)
- L : Jarak sangga (cm)
- $\Delta Y$  : Perubahan defleksi setiap perubahan beban (cm)
- b : Lebar contoh uji (cm)
- d : Tebal contoh uji (cm)

#### 2.4.4 Modulus Patah (*Modulus of Rupture* (MOR))

Modulus patah (MOR) merupakan keteguhan patah dari suatu balok yang dinyatakan dalam besarnya tegangan per satuan luas, yang mana dapat dihitung dengan menggunakan besarnya tegangan pada permukaan bagian atas dan bagian bawah pada balok pada beban maksimum (Maloney, 1993 *dalam* Muharram, 1995: 10).

Menurut Putra (2011: 15) modulus patah papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MOR = \frac{3PL}{2bh^2} \quad (2.4)$$

Keterangan :

MOR : Modulus of Rupture (modulus patah) (kgf/cm<sup>2</sup>)

P : Berat maksimum (kgf)

L : Panjang bentang (cm)

b : Lebar contoh uji (cm)

h : Tebal contoh uji (cm)

## 2.5 Sabut Kelapa

Limbah sabut kelapa merupakan bahan yang mengandung lignoselulosa yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif bahan baku pembuatan papan partikel. Optimasi proses pembuatan papan partikel sangat dipengaruhi kadar perekat dan kerapatan terhadap sifat fisis dan mekanis. Proses pembuatan panel papan partikel berbahan baku serbuk sabut kelapa ini berkadar air kurang dari 5 % dengan menggunakan lem (Setyawati,2005).



Gambar 2.6 : sabut kelapa  
(sumber : <https://rodamemn.wordpress.com/tag/indonesia/>)

Sabut kelapa, kulit kelapa yang terdiri dari serat yang terdapat diantara kulit dalam yang keras (batok), tersusun kira – kira 35 % dari berat total buah kelapa yang dewasa. Untuk varietas kelapa yang berbeda tentunya prosentase di atas akan berbeda pula (Setyawati,2008)

Sabut kelapa tersusun atas unsur organik dan mineral yaitu: Pectin dan hemisellulose (merupakan komponen yang larut dalam air), Lignin dan sellulose (komponen yang tidak larut dalam air), kalium, kalsium,

magnesium, nitrogen serta protein. Perbandingan komponen di atas tergantung dari umur sabut kelapanya, lignin pada serat sabut kelapa berkisar 40 % - 50 % serat sabut tergolong relative pendek, sel seratnya sepanjang kira-kira 1mm dengan diameter 15 micron dan sehelai serat terdiri dari 30 – 300 sel atau lebih, dilihat dari penampang lintangnya. Panjang serat sabut berkisar 15 – 35 cm dengan diameter 0,1 – 1,5 mm. Serat sabut memiliki daya apung yang tinggi, tahan terhadap bakteri, air garam dan murah, sedang kelemahannya ialah, tidak dapat di gintir dengan baik dan tergolong serat kaku. Mutu serat sabut kelapa atau coconut fibre, ditentukan oleh warna, prosentase kotoran, kadar air dan proporsi antara bobot serat panjang dan serat yang pendek. Spesifikasi mutu produk serat yang di ekspor oleh salah satu perusahaan eksportir di Jakarta adalah:

- 1) Kadar air < 10 %
- 2) Kandungan gabus < 50 %
- 3) Panjang serat 2 – 10 cm
- 4) Panjang serat 10 – 25 cm (70 %)
- 5) Ukuran Bale 70 x 70 x 50 cm
- 6) Bobot/Bale 50 kg/Bale

Maka ketentuan-ketentuan di atas perlu diperhatikan juga sifat apa saja yang terkandung dalam serat tersebut.

Sabut kelapa sangat mudah didapatkan karena sabut kelapa ini hampir di setiap rumah di pedesaan khususnya di tempat peneliti memiliki pohon kelapa, pada



umumnya di Indonesia di daerah pertanian kelapa, kegunaan dari papan partikel sabut kelapa ini adalah :

- 1) Bahan penyerap cairan
- 2) Pengisi pada partisi atau dinding penyekan (Lis Nurrani, 2011)

## **2.6 Polyester**

Resin poliester yang resin sintetik tak jenuh yang dibentuk oleh reaksi dari asam organik dwibasa dan alkohol polihidrat. Maleat Anhydride adalah bahan baku yang umum digunakan dengan fungsi asam bervalensi dua. resin poliester yang digunakan dalam senyawa lembar cetakan, senyawa molding massal dan toner printer laser. panel dinding dibuat dari resin polyester diperkuat dengan fiberglass - disebut fiberglass diperkuat plastik (FRP) - biasanya digunakan di restoran, dapur, toilet dan daerah lain yang memerlukan dinding rendah pemeliharaan dicuci.

Poliester tak jenuh adalah polimer kondensasi dibentuk oleh reaksi polioliol (juga dikenal sebagai alkohol polihidrat), senyawa organik dengan beberapa alkohol atau kelompok fungsional hidroksi, dengan asam dibasic jenuh atau tak jenuh. polioliol khas yang digunakan adalah glikol seperti etilena glikol; Asam yang digunakan adalah asam ftalat dan asam maleat. Air, produk sampingan dari reaksi esterifikasi, terus dihapus, mengemudi reaksi sampai selesai. Penggunaan poliester tak jenuh dan aditif seperti stirena menurunkan viskositas resin. Resin awalnya cair diubah menjadi padat oleh rantai silang.

Resin poliester adalah sistem resin paling banyak digunakan , khususnya di industri kelautan. Sejauh ini mayoritas dinghies, kapal pesiar dan workboats dibangun pada komposit menggunakan sistem resin ini. Resin poliester seperti ini adalah dari jenis ' tak jenuh ' . Resin poliester tak jenuh adalah termoset, mampu menjadi sembuh dari keadaan cair atau padat ketika tunduk pada kondisi yang tepat . Hal ini biasa untuk merujuk pada resin poliester tak jenuh sebagai ' polyester resin ' , atau hanya sebagai ' poliester ' . Ada berbagai macam poliester terbuat dari asam yang berbeda , glikol dan monomer, semua memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada dua jenis prinsip resin poliester yang digunakan sebagai sistem laminating standar dalam industri komposit. Resin poliester ortoftalat adalah resin ekonomi standar yang digunakan oleh banyak orang . Resin poliester Isophthalic sekarang menjadi bahan pilihan dalam industri seperti laut di mana tahan air unggul diinginkan.

Kebanyakan resin poliester yang kental, cairan berwarna pucat yang terdiri dari larutan poliester dalam monomer yang biasanya stirena. Penambahan stirena dalam jumlah hingga 50 % membantu untuk membuat resin lebih mudah untuk menangani dengan mengurangi viskositasnya. Styrene juga melakukan fungsi vital memungkinkan resin untuk menyembuhkan dari cairan menjadi padat oleh ' crosslinking ' rantai molekul poliester, tanpa evolusi apapun oleh - produk. Resin ini karena itu dapat dibentuk tanpa menggunakan tekanan dan disebut ' kontak ' atau ' tekanan rendah ' resin .



Gambar 2.7 : Polyester Resin

Spesifikasi resin polyester disajikan pada table berikut :

Sifat Mekanis	Satuan	Nilai
Kerapatan	Kg/m <sup>3</sup>	1,215
Modulus Elastisitas	GPa	0,03
Kekuatan Tarik	MPa	55
Elongation	%	1,6

Sumber : Justus Kimia Raya : 2001

## 2.7 Tumbuh-Tumbuhan Dalam Perspektif Islam

Allah swt menciptakan berbagai macam tumbuhan, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Q.S Ali Imran: 191 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

*“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” ” (Q.S Ali Imran: 191) (Departemen Agama, 2002: 75).*

Maksud dari ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang sia-sia di muka bumi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi limbah, dapat dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi manusia. Seperti batang pisang dan sabut kelapa yang dapat mencemari lingkungan apa bila tidak di tangani dengan serius, selain buahnya bisa di makan, tonggol pohon pisang juga bisa dibuat jus dan dijadikan bakso dan daunnya bisa di manfaatkan. Tidak hanya untuk pembuatan papan partikel tetapi pohon pisang mempunyai manfaat yang banyak.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ،

Terjemahnya:

*“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau dalam keadaan berbaring.”*

Maksud ayat di atas adalah mereka tidak putus-putus berdzikir dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan mereka, dan di dalam lingkungan mempunyai orang yang ramah.

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا

Terjemahnya:

*“Dan mereka memikirkan tentang pencipta langit dan bumi.”*

Maksudnya, mereka memahami apa yang terdapat pada keduanya (langit dan bumi) dari kandungan hikmah yang menunjukkan keangungan “al-Khaliq” (Allah),kekuasaannya, keluasan ilmunya, hikmanya, pilihannya, juga rahmatnya.

Syaikh Abu Sulaiman ad-Darani berkata:” Sesungguhnya aku keluar dari rumahku, lalu setiap sesuatu yang aku lihat, merupakan nikmat Allah dan ada pelajaran bagi diriku.” Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dun-Nya dalam Kitab at-Tawakkul wal I’tibar. Dan telah di jelaskan oleh ayat sebelumnya dalam Al-Qur’an Surah Q.S Ali Imran: 191 (Departemen Agama, 2002: 75).

Telah dijelaskan dalam surah An-Nahl yang teduh dinaungi pohon-pohon yang rindang dan indah. Ayat ini (S. 56: 27 s/d 29) turun melukiskan kehidupan di syurga yang serba lebih. *Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan: 11* (Departemen Agama R.I, 2004: 268).

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ  
كُلِّ الشَّمْرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

*“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”* (QS. An-Nahl: 11).

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن  
كُلِّ الثَّمَرَاتِ

Terjemahnya:

*“Dia menumbuhkan bagimu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan,”*

Maksudnya Allah mengeluarkannya dari bumi, dengan air yang hanya satu macam ini, keluarlah buah-buahan itu dengan segala perbedaan, macamnya, rasanya, warnanya, baunya, dan bentuknya. Dan untuk itu Allah berfirman:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan,”*. Maksudnya sebagai dalil dan bukti bahwasanya tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan sebenarnya) kecuali Allah (Abdullah bin Muhammad, 2008: 161-162).

Dan telah dijelaskan dalam ayat sebelumnya dalam surah QS. An-Nahl: 10 (Departemen Agama R.I, 2004: 268).

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ  
فِيهِ تُسِيمُونَ

Terjemahnya:

*‘‘ Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu’’ (QS. An-Nahl :10).*

Maksud ayat diatas pada surah (QS. An-Nahl :10-11) menjelaskan kepada kita bahwa air hujan memiliki manfaat yang besar. Salaah satunya untuk menyuburkan tanaman, yaitu air hujan menjadi sumber mineral bagi tumbuhantumbuhan dalam proses perkembangannya. Dengan air hujan Allah SWT menurunkan berbagai jenis atau macam tumbuhan seperti zaitun, kurma dan anggur.

Sesudah Allah menyebutkan apa yang telah dia berikan kepada mereka nikmat-Nya, yaitu berupa binatang-binatang ternak dan binatang-binatang melata, mulailah dia menyebutkan nikmat-Nya (yang lain) yang diberikan kepada mereka yaitu berupa turunnya hujan dari langit, yang di dalam hujan terdapat air yang dapat diminum dan kenikmatan dunia untuk mereka dan untuk binatang-binatang mereka. Maka Allah Ta’ala berfirman:

لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ

‘‘Dan untukmu sebagiannya menjadi minimum. ‘‘Maksudnya, Allah menjadikannya tawar lagi cair, yang mudah bagimu meminumnya, dan Allah tidak menjadikannya asin lagi pahit.

وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan yang (pada tempat tumbuhnya) kamu mengembalakan ternakmu. “Maksudnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan itu untukmu, yang kamu semua mengembalakan ternakternakmu di tempat itu, seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, ‘Ikhrimah, adhDhahhak, Qatadah, dan Ibnu Said dalam firman Allah:

فِيهِ تُسَيَّمُونَ

Di tempat itu kamu mengembalakan ternakmu.’ تُسَيَّمُونَ artinya mengembalakan (Abdullah bin Muhammad, 2008: 161).

Secara khusus firman Allah swt tentang pisang tersirat dalam Al-Qur’an Surah Al-Waqi’ah:29 (Departemen Agama R.I, 2004: 535).

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dan pohon pisang yang bersusun-susun“(QS. Al-waqi’ah:29).

وَطَلْحٍ

Adalah pohon besar yang terdapat didaerah Hijaz. Mengenai Firman-Nya

مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾



Mujahid mengatakan: “yakni, buahnya bersusun-susun” As-Suddi mengatakan berarti terkait. “Dan Abbas mengatakan: pohon ini menyerupai pohon thalh didunia, tetapi pohon tersebut mempunyai buah yang lebih manis dari madu.

Ibnu Jarir mempunyai pendapat lain, dimana ia mengatakan: “Kata itu bermakna pisang” (Abdullah bin Muhammad, 2008: 326-327).

Kata Thalh ada yang menafsirkannya dalam arti pohon pisang atau kurma. Banyak juga yang melukiskan sebagai pohon yang batangnya sangat kuat, dahandahannya sangat panjang dan tinggi, memiliki duri yang banyak, dedaunnya sangat hijau, memiliki duri tetapi tidak mengganggu dan memiliki aroma yang harum (Shihab, 2002: 353). Dan telah di jelaskan dari ayat sebelumnya dalam Al-Qur’an AlWaqi’ah: 28 (Departemen Agama R.I, 2004: 535).

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

Terjemahnya:

*Berada di antara pohon bidara yang tak berduri (QS. Al-waqi’ah:28).*

فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

“Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.” Ibnu ‘Abbas, ‘Ikrimah, Mujahid, Abul Ahwash, Qasamah bin Zuhair, as-Safar bin Qais, al-Hasan, Qatadah, ‘Abdullah bin Katsir, as-Suddi, Abu Harzah, dan lain-lain mengatakan: “Yaitu pohon yang tidak berduri .” Dan dari Ibnu ‘Abbas: “Yakni, Pohon yang dipenuhi dengan buah-buahan.”

Secara lahiriah, yang dimaksud dengan hal itu bahwa pohon bidara ketika di dunia mempunyai banyak duri dan sedikit buahnya. Sebaliknya, di akhirat pohon bidara itu mempunyai banyak buah dan tidak berduri (Abdullah bin Muhammad, 2008: 326).

Dalam surat Al-waqi-ah ayat 28-29 menjelaskan salah satu jenis pohon-pohon yaitu pohon pisang, secara spesifik pohon pisang di sebut tersendiri karena memiliki manfaat yang begitu besar, seperti buahnya dapat di konsumsi oleh manusia dan makhluk lainnya dan dapat di jadikan makan ternak. Seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih pohon pisang sudag dapat di manfaatkan oleh manusia dalam kehidupannya, seperti serat batang pisang selain bisa di buat tali atau pancing, serat batang pisang juga bisa di jadikan papan partikel.

## **BAB 3**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini telah dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Waktu : Mei – Agustus 2016

Tempat :

1. Laboratorium Teknologi Kehutanan Jurusan Teknik Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar
2. Laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

#### **3.2 Alat dan Bahan Penelitian**

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **3.2.1 Alat**

Alat yang digunakan pada pembuatan papan partikel adalah:

1. Neraca analitik ketelitian 0,01 gr sebagai alat untuk menimbang massa bahan sabut kelapa dan poliester dan menimbang massa contoh uji.
2. Wadah sebagai tempat pencampuran bahan.
3. Gelas plastik sebagai tempat untuk menimbang perekat.
4. Plat seng berukuran 25 cm x 25 cm sebagai alas bagian bawah dan atas bahan.

5. Aluminium foil sebagai pelapis bagian bawah dan atas bahan.
6. Alat pencetak papan partikel dengan ukuran 25 cm × 25 cm × 1 cm.
7. Spray gun sebagai alat untuk menyemprot perekat.
8. Hotpress sebagai alat penekan papan.
9. *Table saw* sebagai alat untuk memotong sampel uji.

### **3.2.1.1 Alat Pengujian Papan Partikel**

Alat yang digunakan pada proses pengujian adalah:

1. Uji fisis (kerapatan dan pengembangan tebal)

Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mikrometer sekrup ketelitian 0,001 cm
  - b) Neraca digital
  - c) Mistar
  - d) Wadah perendaman
2. Uji Mekanik (modulus elastisitas dan modulus patah)

Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mesin uji universal (*Universal Testing Machine (UTM)*)
- b) Jangka sorong digital ketelitian 0,01 cm
- c) Mistar

### **3.2.2 Bahan**

- 1) Serat Batang Pisang

- 2) Sabut Kelapa
- 3) Polyester
- 4) Katalis


### **3.3. Prosedur Penelitian**

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:


#### **3.3.1 Prosedur Pembuatan Papan Partikel**

Prosedur pembuatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Membuat cetakan papan komposit ukuran panjang 25 cm, lebar 25 cm dan tebal 1 cm.
2. Menyiapkan bahan baku (sabut kelapa tua, serat batang pisang dan perekat poliester).
3. Setelah itu memisahkan sabut kelapa dengan batoknya lalu memotong sabut kelapa dengan ukuran tertentu. Memisahkan serat batang pisang dengan kulit terluarnya dan mencuci hingga bersih setelah itu di jemur hingga kering.
4. Mencampurkan sabut kelapa yang sudah di potong dengan perekat polyester setelah itu memasukkan adonan ke dalam cetakan yang berukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm yang sebelumnya sudah dilapisi dengan aluminium foil.
5. Setelah itu menyusun serat batang pisang di atas adonan sabut kelapa dengan berat serat 0,1 gram dengan jarak 0,5 cm dengan model serat batang pisang vertikal dan menyilang. Seperti pada gambar di bawah ini:




Gambar3.1:Model vertikal



Gambar 3.2 : Model menyilang

6. Memasukkan kembali adonan pertama kedalam cetakan hingga terbentuk lapisan.
7. Setelah semua bahan dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya bahan tersebut di masukkan ke alat press.
8. Selanjutnya melakukan pengempaan panas pada suhu  $140^{\circ}\text{C}$ , dengan tekanan  $25 \text{ kg/cm}^2$  selama 10 menit.
9. Mengulangi kegiatan 1 sampai 7 dengan variasi jarak 1 cm, 1,5 cm dan 2 cm dengan bentuk serat batang pisang vertikal dan menyilang .
10. Mengkondisikan masing-masing papan dengan udara selama  $\pm 2$  minggu dalam ruangan bersuhu kamar.
11. Memotong sampel uji dengan ukuran seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.3 : Pola pemotongan sampel uji

Keterangan:

A : contoh uji untuk pengujian MOE dan MOR B

: contoh uji untuk pengujian kerapatan dan kadar air

C : contoh uji untuk pengembangan tebal.

### 3.3.2 Proses pengujian papan partikel

#### 1. Uji kerapatan (*Density*)

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan contoh uji dengan ukuran( 10 x 10 x 1) cm
- 2) Menimbang massa contoh uji dalam keadaan kering udara
- 3) Melakukan pengukuran dimensi meliputi panjang, lebar dan tebal untuk mengetahui volume contoh uji
- 4) Setelah menimbang papan partikel dan mengukur panjang, lebar dan tebalnya maka, data hasil pengukuran di catat pada tabel pengamatan di bawah ini:

Tabel 3.1: Uji Kerapatan Papan Partikel

No	Komposisi serat pisang	Jarak antar serat (cm)	Massa Sabut Kelapa (gr)	Massa polyester (gr)	Massa (gr)	Volume		
						Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)
1	Tanpa serat		374,5	37,45				
	1 Lapisan	0,5	374,5	37,45				
		1						

2	serat	1,5					
		2					
3	2 Lapisan serat	0,5	374,5	37,45			
		1					
		1,5					
		2					

5) Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai kerapatan dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan

$$(2.1)$$

## 2. Uji pengembangan tebal (*Thickness Swelling*)

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan contoh uji dengan ukuran (5 x 5 x 1) cm
- 2) Mengukur tebal keempat sisi contoh uji pada kondisi kering udara dan dirata-ratakan (T1)
- 3) Merendam contoh uji dengan air dingin selama 24 jam
- 4) Mengukur kembali tebal keempat sisi contoh uji yang telah direndam kemudian dirata-ratakan.

Tabel 3.2 : Uji Pengembangan Tebal Papan Partikel

No	Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat (cm)	Massa Sabut kelapa (gr)	Massa polyester (gr)	Tebal sebelum direndam (mm)	Tebal sesudah direndam (mm)
1	Tanpa Serat		374,5	37,45		
2	1 Lapisan Serat	0,5	374,5	37,45		
		1				
		1,5				




		2				
3	2 Lapisan Serat	0,5	374,5	37,45		
		1				
		1,5				
		2				

5) Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai pengembangan tebal dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan (2.2)

### 3. Uji modulus elastisitas (*Modulus of Elasticity* (MOE))

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan contoh uji dengan ukuran (20 x 5 x 1) cm
- 2) Mengukur dimensi lebar (l) dan tebal (t) contoh uji
- 3) Membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (*universal testing machine*) dengan jarak sangga 15 cm (L)



Gambar 3.4 : Pengujian MOE dan MOR

- 4) Memberikan beban di tengah-tengah jarak sangga dan pembebanan dilakukan sampai batas titik elastis contoh uji.

Tabel 3.3 : Uji modulus elastisitas (MOE)

No	Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat (cm)	Massa Sabut kelapa (gr)	Massa polyester (gr)	Selisih beban (kgf)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	Tanpa Serat		374,5	37,45			
2	1 Lapisan Serat	0,5	374,5	37,45			
		1					
		1,5					
		2					
3	2 Lapisan Serat	0,5	374,5	37,45			
		1					
		1,5					
		2					

5) Menghitung hasil modulus elastisitas berdasarkan rumus (2.3)

#### 4. Uji modulus patah (*Modulus of Rupture* (MOR))

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan pengujian dari uji modulus elastisitas dengan cara dan contoh uji yang sama hingga mencapai beban maksimum.

Tabel 3.4 : Uji modulus patah (MOR)

No	Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat (cm)	Massa Sabut kelapa (gr)	Massa polyester (gr)	Berat maksimum (kgf)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
1	Tanpa Serat		374,5	37,45			
2	1 Lapisan Serat	0,5 cm	374,5	374,5			
		1 cm					
		1,5 cm					
		2 cm					
3	2 Lapisan	0,5 cm	374,5	374,5			


Serat	1 cm				
	1,5 cm				
	2 cm				

2) Menghitung hasil modulus patah berdasarkan rumus (2.4)

### 3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan di lakukan pada penelitian ini adalah penentuan nilai kerapatan menggunakan persamaan 2.1, penentuan nilai pengembangan tebal menggunakan persamaan 2.2 dan penentuan nilai modulus elastisitas menggunakan persamaan 2.3 dan penentuan nilai modulus patah menggunakan persamaan 2.4.

### 3.4 Bagan Alir Penelitian



### 3.5 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.6 Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu ke																								Tempat	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Studi Literatur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Makassar
2	Pemantapan rencana kegiatan		■																								Makassar
3	Observasi awal			■	■																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab Fisika</li> <li>• Lab Unhas</li> </ul>
4	Persiapan dan pengetesan alat			■	■																						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab Fisika</li> <li>• Lab Unhas</li> </ul>
5	Preparasi sampel					■	■	■																			Makassar
6	Proses pembuatan papan partikel								■	■	■	■	■														Lab Unhas
7	Proses pengujian papan partikel													■	■												<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lab Fisika</li> <li>• Lab Unhas</li> </ul>
8	Analisis data																■	■	■	■	■						Lab Fisika
9	Penyusunan laporan akhir																					■	■	■	■	■	Lab Fisika

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini secara umum dibagi atas dua tahap yaitu pembuatan/pencetakan papan partikel dan proses pengujian/pengambilan data.

#### **4.1 Tahap Pembuatan Papan Partikel**

Pada tahap pembuatan papan partikel ada tiga jenis bahan yang digunakan yaitu sabut kelapa, serat batang pisang dan poliester sebagai perekatnya. Sabut kelapa terlebih dahulu dipisahkan dengan batok kemudian mengambil seratnya, lalu memotong sabut kelapa tersebut. Setelah serat batang pisang dipisahkan dari kulit luarnya, kemudian di cuci hingga bersih, setelah itu menjemurnya hingga kering. Dalam pembuatan papan partikel ini, digunakan poliester sebagai perekat. Pada penelitian ini pembuatan papan partikel menggunakan tiga bahan dengan bentuk papan vertikal dan menyilang dengan variasi jarak serat batang pisang 0.5 cm ,1 cm, 1.5 cm dan 2 cm. Komposisi serat batang pisang yang digunakan pada pembuatan papan partikel terdiri dari 2 model yaitu menyilang dan vertikal. Pada komposisi serat batang pisang dengan model menyilang terdiri dari 1 lapisan serat (1LM), 2 lapisan serat (2LM). Sedangkan komposisi serat batang pisang dengan model vertikal terdiri dari 1 lapisan serat (1LV), 2 lapisan serat (2LV).

Pembuatan papan partikel dengan variasi komposisi tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas dari masing-masing papan partikel dalam hal ini kualitas fisis

dan mekaniknya. Pada penelitian ini digunakan cetakan ukuran panjang (p) 25 cm, lebar (l) 25 cm dan tinggi (t) 15 cm pada proses pencetakan dibutuhkan tebal sampel yang lebih besar dibanding tebal sampel target setelah dipress yaitu 1 cm hal ini bertujuan agar sampel setelah dipress memiliki sifat fisis dan mekanik yang baik. Setelah proses pencetakan maka sampel uji dimasukkan ke mesin *hotpress* untuk dikempa pada suhu 140 °C dengan tekanan 25 kg/cm<sup>2</sup> selama 10 menit, setelah proses pengempaan selesai maka papan partikel di simpan ke dalam lemari untuk didiamkan selama 14 hari hingga papan mencapai massa konstan, setelah itu papan partikel di potong sesuai ukuran sampel uji berdasarkan standar JIS A 5908-2013.

#### **4.2 Tahap Pengujian Papan Partikel**

Tahap pengujian pada penelitian ini meliputi pengujian kerapatan, pengembangan tebal, modulus elastisitas (MOE) dan modulus patah (MOR).

##### **4.2.1. Tahap pengujian kerapatan (*Density*)**


Pengujian kerapatan dilakukan dengan mengukur massa papan partikel dan mengukur panjang, lebar dan tinggi sehingga memperoleh nilai volume papan partikel kemudian menghitung besar nilai kerapatan menggunakan persamaan 2.1 sehingga diperoleh nilai kerapatan pada tabel 4.1 dan 4.2.

Kerapatan digunakan untuk menerangkan massa suatu bahan per satuan volume. Pengujian nilai kerapatan menggunakan dua model, yaitu model menyilang dan vertikal. Pada model menyilang data hasil pengujian kerapatan papan partikel dengan sampel yang tidak menggunakan serat batang pisang didapatkan nilai berkisar 0,67 gr/cm<sup>3</sup> , sedangkan nilai yang didapatkan pada sampel yang

menggunakan 1 lapisan serat dan 2 lapisan serat dengan model menyilang dan vertikal mendapatkan nilai rerata setiap perlakuan kerapatan papan partikel yang dihasilkan secara keseluruhan berkisar  $0,61 \text{ g/cm}^3 - 0,76 \text{ g/cm}^3$ . Dimana nilai kerapatan terkecil yang dihasilkan yaitu pada pemberian jarak  $2 \text{ cm} = 0,61 \text{ g/cm}^3$  dan nilai kerapatan terbesar yaitu pada jarak  $0,5 \text{ cm} = 0,76 \text{ g/cm}^3$ .

Nilai kerapatan pada komposisi yang tidak menggunakan serat batang pisang adalah  $0,678926 \text{ g/cm}^3$ . Nilai kerapatan ditunjukkan pada grafik 4.1 di bawah ini dan datanya bisa dilihat pada lampiran 7.

Dari dua struktur yaitu menyilang dan vertikal pada pengujian kerapatan semua nilai yang didapatkan termasuk ke dalam standar yang telah ditetapkan sehingga kedua struktur tersebut bagus digunakan.



Gambar 4.1: Grafik nilai kerapatan dengan model menyilang dan vertikal

Seperti pada grafik di atas papan partikel untuk model vertikal dengan 1 lapisan serat dengan jarak batang pisang  $0,5 \text{ cm}$  memiliki nilai kerapatan sedang



dengan nilai sebesar  $0,62 \text{ g/cm}^3$  di banding dengan jarak 1 cm dengan nilai sebesar  $0,67 \text{ g/cm}^3$  dan jarak 1,5 cm dengan nilai  $0,67 \text{ g/cm}^3$ , namun pada jarak 2 cm memiliki nilai kerapatan yang paling baik yakni dengan nilai sebesar  $0,61 \text{ g/cm}^3$  di banding dengan ke tiga jarak sebelumnya. Untuk model menyilang dengan 1 lapisan serat dengan jarak serat batang pisang memiliki nilai kerapatan yang baik pada jarak 0,5 cm dan 2 cm, namun pada jarak 0,5 cm dan 1 cm memiliki nilai kerapatan yang lebih rendah.

Untuk model vertikal dengan 2 lapisan serat batang pisang dengan jarak 0,5 cm memiliki nilai kerapatan yang tinggi dibanding jarak 1 cm, 1,5 cm dan 2 cm.

Untuk 2 lapisan serat batang pisang dengan model menyilang untuk jarak 0,5 cm dan 1,5 cm memiliki nilai kerapatan yang tinggi dibanding dengan jarak 1 cm dan 2 cm. Secara keseluruhan nilai rata-rata kerapatan yang dihasilkan dapat dikatakan memenuhi nilai standart JIS A 5908-2003 yaitu antara  $0,4 - 0,9 \text{ g/cm}^3$ . Perbandingan nilai kerapatan pada model sampel menyilang dengan 1 lapisan serat dan 2 lapisan serat serta pada model vertikal dengan 1 lapisan serat dan 2 lapisan serat disebabkan karena adanya proses tekanan pada sampel setelah di tumpuk kembali dengan sabut kelapa. Sehingga jarak antara serat batang pisang menjadi melebar, tidak seperti jarak sebelum diberi tekanan.

#### **4.2.2 Tahap pengujian pengembangan tebal (*Thickness Swelling*)**


Pengujian pengembangan tebal (PT) dilakukan dengan mengukur tebal papan partikel kemudian papan partikel di rendam dalam air dingin selama 24 jam setelah itu kemudian mengeluarkan papan partikel dari rendaman air dan mengukur kembali

tebal papan partikel dan menghitung nilai pengembangan tebal menggunakan persamaan 2.2 sehingga diperoleh nilai pengembangan tebal pada tabel 4.3 dan 4.4.

Pengembangan tebal merupakan sifat dari papan partikel yang akan menentukan apakah suatu papan partikel dapat digunakan untuk keperluan interior atau ekterior. Apabila pengembangan tebal papan partikel tinggi maka stabilitas dimensi produk tersebut tidak dapat digunakan untuk penggunaan eksterior atau untuk jangka waktu yang lama karena sifat mekanik yang dikandungnya akan segera menurun drastis dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Pada model menyilang data hasil pengujian pengembangan tebal papan partikel dengan sampel yang tidak menggunakan serat batang pisang didapatkan nilai berkisar 111,30%, sedangkan nilai yang didapatkan pada sampel yang menggunakan 1 lapisan serat dan 2 lapisan serat dengan model menyilang dan vertikal mendapatkan nilai pengembangan tebal terkecil yang dihasilkan yaitu pada pemberian jarak 1 cm = 19,16% dengan 2 lapisan serat pada model vertikal dan nilai pengembangan tebal terbesar yaitu pada jarak 2 cm = 166,42% dengan 1 lapisan serat pada model vertikal. Besar nilai pengembangan tebal yang dihasilkan pada penelitian ini disebabkan karena besarnya nilai daya serap papan yang diperoleh sehingga menghasilkan ketebalan yang sangat besar setelah perendaman, karena sabut kelapa kelapa dan serat batang pisang yang dipakai sudah kering jadi pada saat perendaman serat batang pisang dan sabut kelapa menyerap air.

Semua nilai pengembangan tebal yang diperoleh tidak memenuhi standart dimana standart yang ditetapkan Standart JIS A 5908 – 2003 yaitu maksimal 12% sedangkan yang dihasilkan yaitu maksimal 19,16%.


Nilai pengembangan tebal pada komposisi yang tidak menggunakan serat batang pisang adalah 111,30%. Nilai pengembangan tebal ditunjukkan pada grafik 4.2 di bawah ini dan datanya bisa dilihat pada lampiran 8 dan 9.



Gambar 4.2: Grafik nilai pengembangan tebal dengan model menyilang dan vertikal

Seperti pada grafik di atas untuk model vertikal dengan 2 lapisan serat, semakin besar jarak batang pisang maka nilai pengembangan tebalnya semakin besar. Begitupun dengan papan partikel dengan model vertikal pada 1 lapisan serat batang pisang dan pada model menyilang dengan 2 lapisan serat, sedangkan pada 1 lapisan serat batang pisang untuk jarak 0,5 cm, 1,5 cm dan 1,5 cm memiliki nilai pengembangan tebal lebih besar di banding dengan jarak 1 cm dan 2 cm. Hal ini

disebabkan karena kerapatan pada serat batang pisang semakin rendah oleh sebab itu pada sampel yang diberi jarak 2 cm lebih banyak menyerap air. Nilai pengembangan tebal ditunjukkan pada grafik 4.3 di bawah ini.



Gambar 4.3: Grafik hasil nilai pengembangan tebal dengan model menyilang dan vertikal

Seperti pada grafik di atas nilai pengembangan tebal dengan model vertikal semakin jauh jarak batang pisangnya maka nilai pengembangan tebalnya semakin besar. Sedangkan pada model menyilang semakin besar jarak batang pisangnya maka semakin tinggi pengembangan tebalnya, kecuali jarak batang pisang berjarak 1 cm mengalami penurunan pengembangan tebal. Hal ini disebabkan karena kerapatan pada serat batang pisang semakin rendah oleh sebab itu pada sampel yang diberi jarak 2 cm lebih banyak menyerap air. Ketidakpastian nilai pengembangan tebal yang

dihasilkan disebabkan karena pada saat proses pencampuran yang tidak merata antar partikel dimana serat batang pisang tidak dapat menyatu dengan sabut kelapa.

Dari dua struktur yaitu menyilang dan vertikal pada pengujian pengembangan tebal semua nilai yang didapatkan tidak termasuk ke dalam standar yang telah ditetapkan sehingga kedua struktur tersebut tidak bisa digunakan ke dalam pembuatan papan partikel.


#### **4.2.3 Tahap pengujian Modulus Elastisitas (MOE)**

Pengujian Modulus elastisitas dilakukan dengan mengukur lebar dan tebal papan partikel kemudian membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (*universal testing machine*) dengan jarak sangga 15 cm (L) dan memberikan beban di tengah tengah jarak sangga dan pembebanan dilakukan sampai batas titik elastis papan partikel setelah diperoleh nilai selisih beban dan lenturan beban kemudian menghitung nilai MOE menggunakan persamaan 2.3 sehingga diperoleh nilai MOE pada tabel 4.5.

Berdasarkan data hasil pengujian mekanik papan partikel yaitu uji kuat lentur (MOE) menunjukkan bahwa nilai modulus elastisitas (MOE) Pada model menyilang data hasil pengujian modulus elastisitas papan partikel dengan sampel yang tidak menggunakan serat batang pisang didapatkan nilai berkisar 2746,57 kgf/cm<sup>2</sup>, sedangkan nilai yang didapatkan pada sampel yang menggunakan 1 lapisan serat dan 2 lapisan serat dengan model menyilang dan vertikal mendapatkan nilai MOE terkecil yang dihasilkan yaitu pada pemberian jarak 2 cm = 1116,39 kgf/cm<sup>2</sup> dengan 1 lapisan

serat pada model vertikal dan nilai MOE terbesar yaitu pada jarak 1 cm = 6028,95 kgf/cm<sup>2</sup> dengan 2 lapisan serat pada model vertikal.

Nilai MOE pada komposisi yang tidak menggunakan serat batang pisang adalah 2746,52(kgf/cm<sup>2</sup>). Nilai MOE ditunjukkan pada grafik 4.4 di bawah ini dan datanya bisa dilihat pada lampiran 10.



Gambar 4.4: Grafik nilai MOE dengan model menyilang dan vertikal

Seperti pada grafik di atas menunjukkan bahwa pada papan partikel dengan model vertikal pada 2 lapisan serat batang pisang pada jarak 0,5 cm dan 1,5 cm memiliki nilai MOE cenderung menurun di banding dengan jarak 1 cm dan 2 cm, begitu pun dengan model menyilang pada 2 lapisan serat batang pisang nilai MOE cenderung mengalami penurunan ketika jarak batang pisang di perbesar. Sedangkan pada model menyilang dengan 1 lapisan serat batang pisang mengalami nilai MOE cenderung mengalami kenaikan, namun pada jarak batang pisang dari 1,5 cm menjadi 2 cm

mengalami penurunan, dan pada model vertikal dengan 1 lapisan serat batang pisang mengalami penurunan secara umum, namun pada jarak batang pisang dari 1 cm ke 1,5 cm terjadi kenaikan nilai MOE kemudian mengalami penurunan MOE.

Pada model menyilang dengan 1 lapisan serat batang pisang dan 2 lapisan serat, serta pada model vertikal dengan 1 lapisan serat diperoleh nilai MOE yang semakin rendah, hal ini disebabkan karena adanya ketidaksamaan ukuran partikel bahan sehingga jumlah perekat yang disemprotkan pada bahan tidak homogen.

Dari dua struktur yaitu menyilang dan vertikal pada pengujian Modulus elastisitas (MOE) semua nilai yang didapatkan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga kedua struktur tersebut tidak memiliki keelastisitasan yang baik, namun untuk kedua struktur ini nilai MOE terbesar terdapat pada struktur vertikal sebesar  $6028,95 \text{ kgf/cm}^2$ .


#### **4.2.4 Tahap pengujian Modulus Patah (MOR)**

Pengujian modulus patah dilakukan dengan melanjutkan pengujian dari uji modulus elastisitas dengan cara dan contoh uji yang sama sampai contoh uji patah dan mencatat data hasil pengamatan kemudian menghitung nilai MOR menggunakan persamaan 2.4 sehingga diperoleh nilai MOR pada tabel 4.6.

Berdasarkan data hasil pengujian mekanik papan partikel yaitu uji modulus patah (MOR) menunjukkan bahwa nilai modulus patah (MOR) Pada model menyilang data hasil pengujian modulus patah papan partikel dengan sampel yang tidak menggunakan serat batang pisang didapatkan nilai berkisar  $69,65 \text{ kgf/cm}^2$ , sedangkan

nilai yang didapatkan pada sampel yang menggunakan 1 lapisan serat dan 2 lapisan serat dengan model menyilang dan vertikal mendapatkan nilai MOR terkecil yang dihasilkan yaitu pada pemberian jarak 2 cm = 43,31 kgf/cm<sup>2</sup> dengan 1 lapisan serat pada model vertikal dan nilai MOR terbesar yaitu pada jarak 1 cm = 116,53 kgf/cm<sup>2</sup> dengan 2 lapisan serat pada model vertikal. Nilai kerapatan papan partikel mempengaruhi nilai MOR papan partikel dimana semakin meningkatnya nilai kerapatan maka akan diimbangi dengan peningkatan nilai MOR. Semua nilai MOR tidak memenuhi standart.

Nilai MOR pada komposisi yang tidak menggunakan serat batang pisang adalah 69,65(kgf/cm<sup>2</sup>). Nilai MOR ditunjukkan pada grafik 4.5 di bawah ini dan datanya bisa di liat pada lampiran 11.



Gambar 4.5: Grafik uji MOR dengan model menyilang dan vertikal



Seperti pada grafik di atas untuk model vertikal dengan 2 lapisan serat batang pisang dengan jarak 0,5 cm, 1 cm dan 2 cm memiliki nilai modulus patah (MOR) lebih tinggi di banding dengan jarak batang pisang 1,5 cm. Untuk model menyilang dengan 2 lapisan serat batang pisang semakin kecil jarak batang pisang maka nilai modulus patah (MOR) semakin membesar.

Untuk model vertikal dengan 1 lapisan serat batang pisang pada jarak 0,5 cm dan 1,5 cm memiliki nilai modulus patah (MOR) lebih tinggi di banding dengan jarak 1 cm dan 2 cm dan untuk model menyilang dengan 1 lapisan serat dengan jarak 0,5 cm, 1 cm dan 1,5 cm semakin meningkat, namun pada jarak 2 cm nilai MOR menurun.

Dari dua struktur yaitu menyilang dan vertikal pada pengujian Modulus patah (MOR) nilai yang didapatkan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, namun untuk kedua struktur nilai MOR terbesar terdapat pada struktur vertikal sebesar  $116,53 \text{ kgf/cm}^2$ .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk sifat fisis dengan pengujian kerapatan dengan model menyilang dan vertikal berpengaruh dengan penambahan serat batang pisang, sedangkan pada pengembangan tebal dengan model menyilang dan vertikal tidak berpengaruh dengan penambahan serat batang pisang hal ini disebabkan karena besarnya nilai daya serap papan yang diperoleh sehingga menghasilkan ketebalan yang sangat besar setelah perendaman karena bahan yang digunakan mengandung kadar air.
2. Untuk sifat mekanik dengan pengujian modulus elastisitas( MOE) dengan model menyilang dan vertikal tidak berpengaruh dengan penambahan serat batang pisang, begitu pun dengan modulus patah (MOR) tidak berpengaruh dengan penambahan serat batang pisang. Hal ini disebabkan karena sabut kelapa dan serat batang pisang tidak tercampur homogen sehingga menurunkan kekuatan lentur dan kekuatan patah pada papan partikel.

Pengembangan tebal, MOE dan MOR tidak memenuhi standar JIS A 5908-2003.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diambil adalah:

1. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan ukuran sabut kelapa yang seragam sehingga dapat meningkatkan kualitas dari papan partikel.
2. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan perekat yang lebih baik seperti UF (Urea formaldehit).

## DAFTAR PUSTAKA

- Bowyer dan Haygreen, 1989. *Hasil Hutan dan Ilmu Kayu*. Gadjah Mada Universitas: Yogyakarta.
- Cahyandari Dini, 2007. *Pemanfaatan Limbah Kayu Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Papan Partikel*. Unismuh
- Damanalu, 1982. *Pemanfaatan Limbah Sekan Padi untuk Pembuatan Komposit Hambat Panas Menggunakan Matrik*. Jakarta
- Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2011)
- DR. Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. (Jakarta : Pustaka Iman Asy-Syafi'i)
- Fajriyanto, 2007. *Karakteristik Mekanik Panel Dinding dari Komposit Sabut Kelapa (Coco Fiber)*. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII Yogyakarta.
- Iswanto, 2011. *Penggunaan Inisiator Untuk Meningkatkan Papan Komposit Plastik*. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatra Utara
- Jayanto, dkk. 2011. *Karakter Fisis Papan Komposit dari Serat Batang Pisang dengan Perlakuan Alkali*. Universitas Sains. Malaysia
- Kalis Mahendra, 2008. *Analisis Sifat Fisis dan Mekanik Papan Partikel Berbahan Baku Serbuk Sabut Kelapa dengan Kadar Perekat UF Yang Berbeda*. Skripsi Teknik Mesin, IST AKPRIND: Yogyakarta
- Lis Nurrani, 2011. *Pemanfaatan Batang Pisang (Musa sp) Sebagai Bahan Baku Papan Serat dengan Perlakuan Termo-mekanis*. Balai Penelitian Kehutanan Manado
- Moloney, 1993. *Modern Particle Board and Dry Process Fibre Board Manufacturing*, Miller Freeman, Inc San Fransisco.
- M.S, Andriyansyah. *Pengujian Sifat Fisis dan Sifat Mekanik Papan Semen Partikel Pelepah Aren (Arenga Pinnata)*, Skripsi Pendidikan Teknik Bangunan, (Semarang: UNS, 2014), h. 24 – 25.

- Navi Malmunah. *Pemanfaatan serat pisang sebagai bahan kerajinan tekstil di perusahaan tenun dan kerajinan kreatif di Pekalongan*. Skripsi (Surakarta . Fak. Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. 2006).
- Putra, E.2011. *Kualitas Papan Partikel Batang Bawang, Batang Ayas dan Cabang Kayu Jabon (Anthocephalus cadamba Miq)*. [Skripsi] Fakultas kehutanan IPB. Bogor.
- Sahriyanti , 2012 . *Pengaruh Komposisi Face-Core Terhadap Sifat Fisis dan Mekanis Oriented Strand Board dari Bambu dan Eceng Gondok*. Skripsi (Mks,Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, 2010)
- Supraptiningsih, 2012. *Pengaruh Serbuk Serat Batang Pisang Sebagai Filler Terhadap Sifat Mekanis Komposit PVC-CaCO<sub>3</sub>*. Yogyakarta
- Setyawati, D ,dkk,2005. *Pengembangan Papan Komposit Berkualitas Tinggi dari Sabut Kelapa dan Polypropylene Daur Ulang (I): Suhu dan Waktu Kempa Panas*. Jurnal Teknologi
- Sudarsono,dkk,2010. *Pembuatan Papan Partikel Berbahan Baku Sabut Kelapa dengan Bahan Pengikat Alami (Lem Kopal)*. Jurusan Teknik Mesin. Fakultas Teknologi Industri
- Saad Sahriyanti,2012. *Pengaruh Komposisi Face-Core Terhadap Sifat Fisik dan Mekanis Oriented Strand Board Dari Bambu Dan Eceng Gondok*.Skripsi, Fakultas Kehutanan: Universitas Hasanuddin.

## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Asriyati, lahir pada tanggal 12 juni 1993 di takalar, peneliti beragama Islam dengan status sudah menikah, peneliti hasil buah cinta dari pasangan ayah bernama Saripuddin dan ibu bernama suriati. Peneliti anak ke 2 dari 3 bersaudara, kakak bernama Satriana Amd, kep dan adik bernama Nopianti Peneliti menempuh sekolah dasar di SDN malolo pada tahun 2000-2005, peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Polut pada tahun 2005-2008, dan peneliti melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Polut 2008-2011, pada tahun 2012 peneliti melanjutkan pendidikan S1 di Uin Alauddin Makassar Fakultas Sains & Teknologi Jurusan Fisika.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**LAMPIRAN I**  
**DATA MENTAH HASIL PENELITIAN**



## A. Uji kerapatan

### 1. Tabel kerapatan dengan model menyilang

Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat	M (gr)	V (cm <sup>3</sup> )		
			P	L	T
Tanpa serat		68,3	10	10	1,006
1 lapisan serat	0,5 cm	63,6	9,9	10	1,041
	1 cm	67,3	10	10	1,009
	1,5 cm	70,4	10	10	1,037
	2 cm	65,9	10	10	1,043
2 lapisan serat	0,5 cm	73,6	9,9	9,9	1,039
	1 cm	71,1	10	10	1,045
	1,5 cm	73,1	10	10	1,008
	2 cm	68,5	10	10	1,027

### 2. Tabel kerapatan dengan model partikel

Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat	M (gr)	V (cm <sup>3</sup> )		
			P	L	T
1 lapisan serat	0,5 cm	62,6	10	10	1,009
	1 cm	61,2	10	9,9	0,922
	1,5 cm	70,4	10	10	1,041
	2 cm	62,9	10	10	1,026
2 lapisan serat	0,5 cm	70,3	10	10	0,922
	1 cm	72,7	10	10	1,033
	1,5 cm	65,8	10	10	1,022
	2 cm	61,6	9,9	10	0,927

## B. Uji pengembangan tebal

### 1. Tabel pengembangan tabel dengan model menyilang

Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat	Tebalsebelum direndam (mm)	Tebal sesudah direndam (mm)
Tanpa serat		9,11	19,25
1 lapisan serat	0,5 cm	9,43	19,12
	1 cm	9,83	19,18
	1,5 cm	9,34	21,10

	2 cm	9,90	22,23
2 lapisan serat	0,5 cm	9,07	17,20
	1 cm	9,08	19,08
	1,5 cm	9,15	20,19
	2 cm	9,53	21,52

## 2. Tabel pengembangan tebal dengan model partikel

Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat	Tebal sebelum direndam (cm)	Tebal sesudah direndam (cm)
1 lapisan serat	0,5 cm	9,27	11,37
	1 cm	9,05	20,21
	1,5 cm	9,26	11,16
	2 cm	9,47	25,23
2 lapisan serat	0,5 cm	9,34	11,45
	1 cm	9,13	10,88
	1,5 cm	9,28	11,09
	2 cm	9,25	19,25

**C. Pengujian MOR dan MOE**

**Tabel Nilai hubungan antara defleksi dan beban dengan model serat batang pisang menyilang dan vertikal**

Beban (kg)	DEFLEKSI (mm)																
	TS	1 M 0,5 CM	1 M 1 CM	1 M 1,5 CM	1 M 2 CM	2 M 0,5 CM	2 M 1 CM	2 M 1,5 CM	2 M 2 CM	1 V 0,5 CM	1 V 1 CM	1 V 1,5 CM	1 V 2 CM	2 V 0,5 CM	2 V 1 CM	2 V 1,5 CM	2 V 2 CM
1	0,25	0,65	0,2	0,2	0,45	0,9	0,98	0,94	0,65	0,75	0,04	0,25	0,02	0,38	0,65	0,55	0,46
2	0,82	1,45	0,7	0,68	1,02	1,5	1,4	1,35	1,22	1,5	1,81	0,65	0,86	0,78	1,05	1,45	1,05
3	1,5	2,11	1,2	1,28	1,6	1,9	1,85	1,8	1,75	2,05	2,5	1,09	1,02	1,24	1,38	2,23	1,6
4	2,12	2,78	1,89	1,6	2,2	2,33	2,3	2,25	2,3	2,6	3,19	1,52	2,24	1,68	1,68	3,1	2,2
5	2,75	3,51	2,22	2,09	2,75	2,75	2,75	2,72	2,8	3,18	3,92	1,92	3,89	2,08	2,05	4	2,75
6	3,42	4,35	2,72	2,46	3,3	3,2	3,2	3,22	3,4	3,72	4,47	2,32	6,28	2,5	2,3	4,93	3,3
7	4,11	5,24	3,3	2,93	3,9	3,65	3,7	3,63	4,02	4,31	5,68	2,7	0,00	2,9	2,6	6,15	3,9
8	4,8	6,3	3,88	3,4	4,6	4,1	4,25	4,2	4,85	4,95	6,95	3,11	0,00	3,4	2,93	7,8	4,1
9	5,73	7,46	4,5	3,98	5,37	4,6	4,8	4,67	5,4	5,68	8,65	3,55	0,00	3,83	3,25	0,00	4,4
10	6,83	8,95	5,22	4,4	6,25	5,18	5,38	5,28	6,2	6,5	11,52	4	0,00	4,33	3,55	0,00	5,4
11	8,43	10,88	6,1	5,01	7,2	5,78	6,08	5,9	7,12	7,53	0,00	4,48	0,00	4,85	3,9	0,00	6,6
12	0,00	13,3	7,1	5,8	8,3	6,42	6,88	6,68	8,3	8,9	0,00	5,05	0,00	5,33	4,25	0,00	7,9
13	0,00	0,00	9,31	6,28	9,3	7,22	7,75	7,65	9,75	10,75	0,00	5,6	0,00	5,88	4,65	0,00	9,75
14	0,00	0,00	11,2	7,1	11,55	8,12	,92	9,2	12,8	0,00	0,00	6,3	0,00	6,46	5,1	0,00	13,2
15	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	9,25	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	0,00	7,22	5,6	0,00	0,00

L5

16	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	10,9	13,3	0,00	0,00	0,00	0,00	8,6	0,00	8,09	6,03	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,23	0,00	9,2	6,65	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	10,75	7,45	0,00	0,00

19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	0,00	8,03	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00

Keterangan : TS : Tanpa serat

1M: 1 lapisan menyilang

2M: 2 lapisan menyilang

1V: 1 lapisan vertikal

2V: lapisan vertikal

**LAMPIRAN II**  
**ANALISIS DATA PENELITIAN**

**a. Perhitungan nilai kerapatan**

1. Tanpa serat

$$\rho = \frac{M}{V}$$

$$\rho = \frac{68,3}{(10 \times 10 \times 1,006)}$$

$$\rho = \frac{68,3}{100,60}$$

$$\rho = 0,678 \text{ gr/cm}^2$$

**Tabel kerapatan untuk sampel yang model menyilang**

Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat (cm)	M (gr)	V (cm <sup>3</sup> )			ρ (gr/cm <sup>3</sup> )
			P	L	T	
Tanpa serat		68,3	10	10	1,006	0,678926
1 Lapisan Serat	0,5 cm	63,6	9,9	10	1,041	0,617122
	1 cm	67,3	10	10	1,009	0,666997
	1,5 cm	70,4	10	10	1,037	0,678881
	2 cm	65,9	10	10	1,043	0,631831
2 Lapisan Serat	0,5 cm	73,6	9,9	9,9	1,039	0,722756
	1 cm	71,1	10	10	1,045	0,680383
	1,5 cm	73,1	10	10	1,008	0,725198
	2 cm	68,5	10	10	1,027	0,666991

**Tabel kerapatan untuk sampel model vertikal**

Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat (cm)	M (gr)	V (cm <sup>3</sup> )			ρ (gr/cm <sup>3</sup> )
			P	L	T	
1 Lapisan Serat	0,5 cm	62,6	10	10	1,009	0,620416
	1 cm	61,2	10	9,9	0,922	0,670479
	1,5 cm	70,4	10	10	1,041	0,676273
	2 cm	62,9	10	10	1,026	0,61306
2 Lapisan Serat	0,5 cm	70,3	10	10	0,922	0,762473
	1 cm	72,7	10	10	1,033	0,703775
	1,5 cm	65,8	10	10	1,022	0,643836
	2 cm	61,6	9,9	10	0,927	0,671221

**b. Perhitungan nilai Pengembangan Tebal (PT)**

2. Tanpa serat

$$PT = \frac{T_2 - T_1}{T_1} \times 100 \%$$

$$PT = \frac{19,25 - 9,11}{9,11} \times 100 \%$$

$$PT = \frac{10,14}{9,11} \times 100$$

$$PT = 111,3063 \%$$

**Tabel pengembangan tebal dengan model menyilang**

Kode Sampel	Jarak antar serat	Tebal sebelum direndam (mm)	Tebal sesudah direndam (mm)	PT (%)
Tanpa serat		9,11	19,25	111,306
	0,5 cm	9,43	19,12	102,757

1 lapisan serat	1 cm	9,83	19,18	95,1169
	1,5 cm	9,34	21,10	125,910
	2 cm	9,90	22,23	124,545
2 lapisan serat	0,5 cm	9,07	17,20	89,636
	1 cm	9,08	19,08	110,132
	1,5 cm	9,15	20,19	120,655
	2 cm	9,53	21,52	125,813

**Tabel pengembangan tebal dengan model vertikal**

Kode Sampel	Jarak antar serat	Tebal sebelum direndam (mm)	Tebal sebelum direndam (mm)	PT (%)
1 lapisan serat	0,5 cm	9,27	11,37	22,653
	1 cm	9,05	20,21	123,314
	1,5 cm	9,26	11,16	20,5183
	2 cm	9,47	25,23	166,420
2 lapisan serat	0,5 cm	9,34	11,45	22,591
	1 cm	9,13	10,88	19,167
	1,5 cm	9,28	11,09	19,504
	2 cm	9,25	19,25	108,108

### c. Perhitungan nilai Modulus Elastisitas (MOE)

#### 1. Tanpa serat

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3}$$

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{\Delta Y 4bd^3}$$

$$MOE = 1,5310 \frac{15^3}{4(51,43)(9,71)}$$

$$MOE = 15,31 \frac{3375}{4(5,143)(0,971)}$$



$$\text{MOE} = 15,31 \frac{3375}{4(5,143)(0,915)}$$

$$\text{MOE} = 15,3 \frac{3375}{18,823}$$

$$\text{MOE} = 15,3 (179,30)$$

$$\text{MOE} = 2743,29 \text{ kgf/cm}^2$$

**d. Perhitungan nilai Modulus Patah (MOR)**

$$\text{MOR} = \frac{3PL}{2bh}$$

$$\text{MOR} = \frac{3PL}{2bh}$$

$$\text{MOR} = \frac{3(15,00)(15)}{2(5,143)(0,971)^2}$$

$$\text{MOR} = \frac{675}{2(5,143)(0,942)^2}$$

$$\text{MOR} = \frac{675}{9,698}$$

$$\text{MOR} = 69,601 \text{ kgf / cm}^2$$



Komposisi serat batang pisang	Jarak antar serat (cm)	T1	T2	T3	T rata2	L1	L2	L3	L rata2	$\Delta P / \Delta Y$	P maks	MoE	MoR
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/mm)	(kg)	(kg/cm <sup>2</sup> )	(kg/cm <sup>2</sup> )
Vertikal 1 lapisan serat	0,5	10,33	9,48	9,69	9,83	51,33	51,29	51,51	51,38	1,6773	18,00	2897,05	81,52
	1	9,83	9,88	9,36	9,69	51,8	51,07	51,62	51,50	1,48	14,00	2666,97	65,15
	1,5	9,76	9,48	9,91	9,72	51,5	51,87	51,73	51,70	2,3956	24	4261,73	110,63
	2	10,13	9,98	10,08	10,06	51,27	51,24	51,38	51,30	0,6917	10	1116,39	43,31
Vertikal 2 lapisan serat	0,5	9,5	9,06	9,31	9,29	51,7	51,7	51,46	51,62	2,2345	22	4555,43	111,11
	1	9,73	9,21	9,44	9,46	52,07	51,67	51,6	51,78	3,1323	24	6028,95	116,53
	1,5	9,87	9,55	9,65	9,69	51,59	51,3	51,52	51,47	1,1498	10	2071,62	46,56
	2	9,91	9,74	9,87	9,84	51,68	51,53	9,91	37,71	1,7531	17	4117,34	104,77



Hasil perhitungan MOE dan MOR dengan model sampel vertikal



Hasil perhitungan MOE dan MOR dengan model sampel menyilang



Komposisi Serat Batang pisang	Jarak antar serat	T1	T2	T3	T rata2	L1	L2	L3	L rata2	$\Delta P / \Delta Y$	P maks	MoE	MoR
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg/mm)	(kg)	(kg/cm <sup>2</sup> )	(kg/cm <sup>2</sup> )
Tanpa serat		9,95	9,52	9,65	9,71	51,48	51,42	51,38	51,43	1,5310	15,00	2746,57	69,65
Menyilang 1 lapisan serat	0,5	9,56	9,53	9,46	9,52	51,14	51,18	51,18	51,17	1,3850	17,00	2649,85	82,54
	1	9,70	9,56	9,36	9,54	51,26	51,16	51,24	51,22	1,6677	19,00	3164,08	91,71
	1,5	9,73	9,75	9,69	9,72	51,24	51,12	51,26	51,21	1,8296	22,00	3279,43	102,25
	2	10,29	10,50	11,39	10,73	51,64	51,42	51,7	51,59	1,6570	20,00	2195,86	75,81
Menyilang 2 lapisan serat	0,5	9,84	9,74	9,45	9,68	51,24	51,45	51,38	51,36	2,1776	20	3948,37	93,58
	1	9,90	9,9	10,16	9,99	51,33	51,31	51,74	51,46	2,0552	21,00	3383,27	92,06



	1,5	9,85	9,94	10,25	10,01	51,72	51,38	51,79	51,63	2,0862	18,00	3395,72	78,23
	2	9,94	9,88	10,25	10,02	51,72	51,65	51,41	51,59	1,8026	16,00	2927,41	69,45

**Grafik Hubungan antara Defleksi dan beban ( $\Delta P/\Delta Y$ )**


























**LAMPIRAN III**  
**ALAT DAN BAHAN PENELITIAN**

## 1. Alat dan Bahan Penelitian

### a. Alat pada pembuatan papan partikel



Gambar 1: Cetakan  $25 \times 25 \times 1$  cm



Gambar 2: Plat besi



Gambar 3: Neraca analitik



Gambar 4 : Hotpress

**b. Alat pengujian papan partikel**



Gambar 5: Mistar



Gambar 6: Mikrometer sekrup



Gambar 7: Mesin uji universal



Gambar 8: Mikrometer sekrup digital



Gambar 9: *Table saw*



Gambar 10: Neraca digital

**c. Bahan pada pembuatan papan komposit**



Gambar 11: Sabut kelapa



Gambar 12: Serat batang pisang





Gambar 13: Polyester

**d. Bahan pada pengujian papan komposit**



Gambar 14: Sampel uji Pengembangan tebal



Gambar 15: Sampel uji kerapatan



Gambar 16: Sampel uji MOE dan MOR

**LAMPIRAN IV**  
**PROSES PEMBUATAN DAN PENGUJIAN**  
**SAMPEL**

### 1. Proses pembuatan papan komposit



Gambar 17: Proses preparasi sampel



Gambar 18: Menimbang sampel sabut kelapa



Gambar 19: Menimbang perekat



Gambar 20: Menimbang serat batang pisang



Gambar 21: Memasukkan bahan pada baskom



Gambar 22: Menyemprotkan perekat



Gambar 23: Memasukkan sampel dalam cetakan



Gambar 24: Meratakan sampel



Gambar 25: Mengatur jarak serat batang pisang



Gambar 26: Melapisi sampel



Gambar 27: meratakan sampel kembali



Gambar 28: mengempa sampel selama 10 menit



Gambar 29: Sampel yang telah dikempa panas



Gambar 30: Memotong sampel yang telah diberi perlakuan selama 2 minggu

## 2. Proses pengujian sampel a. Uji sifat Fisis

1) Uji kerapatan





2) Uji pengembangan tebal



b. Uji Mekanik, Uji MOE/MOR



**LAMPIRAN V**  
**DOKUMENTASI PERSURATAN PENELITIAN**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 468 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
ASRIYATI NIM 60400112022  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar nama **ASRIYATI NIM 60400112022**, untuk melaksanakan seminar draft .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1997 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama  
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Draft, Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing I : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing II : Hernawati, S.Pd., M.Pfis.  
Penguji I : Rahmaniah, S.Si., M.Si.  
Penguji II : Kurniati Abidin, S.Si., M.Si.  
Penguji III : Dr. Abdullah, M.Ag.  
Pelaksana : Risnawati Salam, S.Sos.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa, kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 01 Maret 2016



Prof. Dr. H. Arluddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS KEHUTANAN

LABORATORIUM PEMANFAATAN DAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN

Kampus Unhas Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 10 Makassar 90245  
Telp. 0411-589592; Fax. 0411- 589592

Makassar, 22 September 2016

No. : 154/LPHH/PP/IX/2016  
Lamp : -  
Hal : Keterangan melakukan penelitian

Kepada

Yth: Ketua Jurusan Fisika,  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
di-  
Makassar

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami memberitahukan kepada bapak bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Asriyati


Nim : 60400112022

Jurusan : Fisika

Telah membuat papan dan melakukan pengujian sifat mekanis (pengujian MoE dan MOR) di Laboratorium Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan, sejak Juni 2016 hingga September 2016.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Laboratorium  
Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

  
Dr. Andi Detti Yuniarti, S.Hut, M.P.  
NIP. 19700606199512 2 002



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1990 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan **ASRIYATI, NIM 60400112022, tertanggal 02-Okt-16**, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan  
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama  
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Sahara, S.Si., M.Si., Ph.D.  
**Sekretaris** : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
**Pembimbing I** : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
**Pembimbing II** : Hernawati, S.Pd., M.PfIs  
**Penguji I** : Rahmaniah, S.Si., M.Si.  
**Penguji II** : Kurniati Abdin, S.Si., M.Si.  
**Penguji III** : Dr. Abdullah, M.Ag.  
**Pelaksana** : Nassar, S.Ag.

- Kedua** : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**Ditandatangani** : Makassar  
**Pada tanggal** : 02-Okt-16

An. Rektor  
Dekan  
  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 957 TAHUN 2016  
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : ASRIYATI, NIM: 60400112022
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
 

Ketua : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.  
Sekertaris : Nassar,S.Ag.  
Penguji I : Dr.Abdullah,M.Ag.  
Penguji II : Iswadi,S.Pd.,M.Si.  
Penguji III : Hernawati,S.Pd., M.Pfis.  
Pelaksana : Jasmulyadi,S.T.
  2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
  3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
  4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
  5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 09-Jun-16



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 19933 1 001

## SURAT PERSETUJUAN MUNAQASYAH

Kepada  
Yth. Ketua Jurusan Fisika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

*Assalamualaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : ASRIYATI  
NIM : 60400112022  
Judul Proposal : Pengaruh Penambahan Serat Batang Pisang Terhadap Sifat Fisis dan Mekanik Papan Partikel dari Sabut Kelapa dan Polyester.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak Sains dan Teknologi untuk diujikan pada ujian munaqasyah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, November 2016


Dosen Pembimbing I



**Iswadi, S.Pd., M.Si**

NIP: 19830310 200604 102

Dosen Pembimbing II



**Hernawati, S.Pd., M.Pfis**

NIP: 19830611 200912 2 004