

PEMANFAATAN LIMBAH GERGAJI KAYU JATI (*Tectona grandits L.f*) SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF DENGAN METODE PIROLISIS



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Kimia
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
Uin Alauddin Makassar

Oleh:

IKE RABIATUL MUTMAINNAH
NIM:60500113049

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ike Rabiatul Mutmainnah, NIM: 60500113049, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Pemanfaatan Limbah Gergaji Kayu Jati (*Tectona Grandits L.f*) Sebagai Energi Alternatif Dengan Metode Pirolisis”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk di seminarkan.

Demikian persetujuan ini di berikan untuk di proses lebih lanjut.

Makassar, Januari 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Asri Saleh, ST., M.Si

Sappewali, S.Pd., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ike Rabiatul Mutmainnah
Nim : 60500113049
Tempat Tanggal Lahir : Bima, 12 September 1995
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains Dan Teknologi
Alamat : Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat
Judul Skripsi : **Pemanfaatan Limbah Gergaji Kayu Jati (*Tectona Grandits L.F*) Sebagai Energi Alternatif Dengan Metode Pirolisis**

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini duplikat, tiruan, plagiat atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang di peroleh di batalkan demi hukum.

Makassar, Februari 2018

Penyusun

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Pemanfaatan Limbah Gergaji Kayu Jati (*Tectona Grandits L.f*) Sebagai Energi Alternatif dengan Metode Pirolisis" yang disusun oleh **Ike Rabiatul Mutmainnah, NIM: 60500113049**, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa pada tanggal 6 Februari 2018 bertepatan dengan 20 Jumadil Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa

06 Februari 2018 M
20 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si
Munaqisy I : Dra. Sitti Chadijah, M.Si
Munaqisy II : Dr.M. Thahir Maloko, M.Hi
Pembimbing I : H. Asri Saleh, S.T., M.Si
Pembimbing II : Sappewali, S.Pd., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag
NIP: 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb

Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt. atas segala limpahan taufik, hidayah serta inayah-Nya dan segala nikmat yang tidak terhitung, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pemanfaatan Limbah Gergaji Kayu Jati (*Tectona Grandits L.F*) Sebagai Energi Alternatif Dengan Metode Pirolisis”**. Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga umat manusia seluruhnya (Islam) termasuk orang-orang yang mendapat berkah dan syafa’at dari Allah swt.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa izin dari Allah swt serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun materi. Untuk itu penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah swt dan mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Ahmad dan Nurbayah yang selalul mendo’akan, Menyemangati, bersabar dan bekerja keras untuk penulis dan semua pihak yang telah membantu dan membimbing baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini selesai. Oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., ph.D Selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
5. Bapak H. Asri Saleh, ST., M.Si Selaku dosen pembimbing I Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berkenan memberikan kritikan dan saran bimbingannya dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
6. Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si Selaku dosen pembimbing II Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang berkenan memberikan kritikan dan saran bimbingannya dari awal penelitian hingga akhir penyusunan skripsi.
7. Segenap dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
8. Ibu Rahma, S.Si, selaku Laboran Kimia Fisika Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
9. Musyawirah Baharuddin, S.Pdi, selaku staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu dalam mengurus persuratan dan terselenggaranya skripsi ini.

10. Kepada teman-teman Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakanda Adi Agus terimakasih banyak atas bantuannya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
12. Saudara-saudariku K'Jalil, Istiqomah, Rizal dan Samahatussaniyyah terimakasih atas do'a, dukungan dan kesabaran dalam memberikan motivasi.
13. Rekan penelitian saya Hardiyanti Nur Fajar terimakasih telah senantiasa menemani dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan Kartini, Rezkiyani, Irmawati, Nurul Huda, Rahma Dani, Regina, Falatehan, Kasmawati, Sri Wahyuningsih di laboratorium Kimia Fisika terimakasih telah membantu menyelesaikan skripsi ini,
15. Teman ORGANDA, para senior serta adik-adik, seluruh keluarga besar Ikatan Mahasiswa Parado (IMPAR) Makassar. Terimakasih telah mendukung dan menjadi salah satu penyemangat dalam penyelesaian skripsi ini serta terimakasih atas ilmu dan pengalaman selama ini penulis dapatkan karena masih sedikit yang telah diaplikasikan.
16. Teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar ang. 54 Kab. Bulukumba Kec. Bulukumpa Desa Balangtaroang yang selalu memotifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Almamater UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu.
18. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan iringan do'a semoga Allah swt senantiasa membalas amal baik kita semua. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis memohon kritik dan saran yang konstruktif. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin...

Makassar, Februari 2018



Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-19
A. Kayu Jati	6
B. Pemanfaatan Limbah Serbuk Kayu Jati Dalam Perspektif Islam	10
C. Biomassa	13
D. Pirolisis	14
E. Viskometer	17
F. FTIR	18
BAB III METODE PENELITIAN	20-23

A. Tempat dan Waktu Penelitian	21
B. Alat dan Bahan	21
C. Prosedur Kerja	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	24-42
A. Hasil Pengamatan	24
B. Pembahasan	27
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44-47
LAMPILAN-LAMPIRAN	
BIOGRAFI	


DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Tanaman Jati	6
Gambar 2.2 Serbuk Gergaji Kayu Jati	11
Gambar 4.1 Kurva Pengaruh Suhu Terhadap Lama Pembakaran	28
Gambar 4.2 Kurva Pengaruh Bobot Jenis Terhadap Serbuk Kayu Jati	31
Gambar 4.3 Kurva Pengaruh Viskositas Terhadap Serbuk Kayu Jati	34
Gambar 4.4 Kurva Pengaruh Nilai Kalor Terhadap Serbuk Kayu Jati	37



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Sifat-Sifat Kayu Jati	8
Tabel 4.1 Pengaruh Suhu dan Waktu Pembakaran Hasil Pirolisis	25
Tabel 4.2 Penentuan Nilai Bobot Jenis Dari Proses Pirolisis	26
Tabel 4.3 Penentuan Nilai Viskositas Dari Proses Pirolisis	27
Tabel 4.4 Penentuan Nilai Kalor dari Proses Pirolisis	28



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran I Skema Penelitian	44
Lampiran II Skema Prosedur Kerja	45-50
Lampiran III Analisis Data	51-59
Lampiran IV Dokumentasi Penelitian	60-64



ABSTRAK

Nama : IKE RABIATUL MUTMAINNAH

Nim : 60500113049

Judul :Pemanfaatan Limbah Gergaji Kayu Jati (*Tectona Grandits L.f*) Sebagai Energi Alternatif Dengan Metode Pirolisis

Kebutuhan bahan bakar di Indonesia semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu di perlukan bahan bakar alternatif untuk mengganti bahan bakar minyak seperti bio-oil. Bio-oil dapat diperoleh dari limbah serbuk gergaji kayu jati karena mengandung komponen utama selulosa, hemiselulosa lignin dan zat ekstatif kayu yang berpotensi sebagai energial alternatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas limbah gergaji kayu jati dengan metode pirolisis dan untuk mengetahui karakteristik gugus fungsi pada limbah gergaji kayu jati dengan metode pirolisis menggunakan FTIR (*Fourier Transform Infra Red*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama dan tinggi temperatur pirolis maka jumlah asap cair, nilai kekentalan dan nilai kalor akan meningkat sedangkan nilai bobot jenis akan semakin menurun. Asap cair tertinggi terdapat pada sampel 5 yaitu sebanyak 385 mL, nilai kalor, bobot jenis, viskositas tertinggi yang masing-masing memiliki nilai 852.41 cal/gr, 1,0029 gr/cm³ dan 1,081 poise dan asap cair terendah terdapat pada sampel 1 sebanyak 140 mL. Nilai kalor, bobot jenis dan viskositas terendah yaitu 182.09 cal/gr, 1,0009 gr/cm³ dan 1,005 poise. Hasil uji FTIR terdapat gugus OH pada daerah 3475 cm⁻¹, ikatan C-H pada bilangan gelombang 2400 cm⁻¹ dan gugus C=O di daerah 1600-1820 cm⁻¹.

Kata Kunci : Bio-oil, metode pirolisis, bobot jenis, viskositas dan nilai kalor.

ABSTRACT

Name : IKE RABIATUL MUTMAINNAH

Nim : 60500113049

**Title : Utilization Of TeakWood Saws (Tectona Grandits L.f) As Alternative
Energy Using Pyrolysis Methods**

Fuel requirements in Indonesia are increasingly increasing, therefore in need of alternative fuel to replace fuel oil such as bio-oil. Bio-oil can be obtained from teak sawdust waste because it contains the main components of cellulose, lignin hemicellulose and wooden alternative material potentially as alternative energy. The purpose of this research is to know the quality and quantity of teak sawto waste by pyrolysis method and to know functional group characteristics in teak saws waste by pyrolysis method using FTIR (Fourier Transform Infra Red). The results showed that the longer and higher the pyrolysis temperature, the amount of liquid smoke, the value of viscosity and the calorific value will increase while the weight of the type will decrease. The highest liquid smoke was found in sample 5 of 385 mL, calorific value, species weight, highest viscosity with 852.41 cal / gr, 1.0029 gr / cm³ and 1,081 poise, and the lowest liquid smoke was found in sample 1 140 mL. The calorific value, the lowest weights and viscosities are 182.09 cal / gr, 1,0009 gr / cm³ and 1,005 poise. FTIR test results have OH group at 3475 cm⁻¹, C-H bond at wave number 2400 cm⁻¹ and C = O group in area 1600-1820 cm⁻¹.

Keywords: Bio-oil, pyrolysis method, type weight, viscosity and calorific value.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatnya jumlah penduduk dan semakin banyaknya industri yang berkembang, mengakibatkan kebutuhan energi semakin lama semakin meningkat. Hal ini berdampak pada meningkatnya harga jual bahan bakar minyak dunia khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan bahan bakar yang terus menerus, maka bahan bakar semakin lama akan semakin berkurang karena sifatnya yang tidak mudah diperbaharui. Oleh karena itu, diperlukan bahan bakar alternatif yang murah dan ramah lingkungan sebagai pengganti minyak untuk industri kecil dan rumah tangga. Sumber energi alternatif yang cukup berkualitas adalah biomassa.

Biomassa merupakan energi yang terbaru dalam bentuk energi padat yang berasal dari bagian tumbuhan berlignoselulosa baik yang langsung digunakan atau diproses terlebih dahulu (Tampubolon, 2008: 34). Lignoselulosa adalah limbah pertanian yang mengandung selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Lignoselulosa dapat dikonversi menjadi bio-oil yang dapat digunakan untuk mensubstitusikan bahan bakar minyak/bensin (Batma, 2014: 2-3). Biomassa dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memproduksi bio-oil.

Bio-oil yaitu salah satu sumber energi yang dapat diperbaharui, yang sangat bagus dan dapat digunakan untuk industri seperti, untuk memproduksi bahan kimia, resin dan dapat dicampur dengan minyak diesel sebagai bahan bakar mesin diesel dengan campuran tertentu. Bio-oil dapat diperoleh dari limbah pertanian, hutan, perkebunan, industri dan rumah tangga (Bahri, Saputra, 2009: 124-125). Salah satu tanaman yang baik untuk memproduksi bio-oil adalah kayu jati.

Kayu jati merupakan jenis kayu yang paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan. Kayu jati telah dikenal masyarakat nasional maupun internasional sebagai bahan baku industri pengolahan kayu yang memiliki banyak keunggulan. Kayu jati juga merupakan salah satu biomassa yang mengandung selulosa, lignin dan hemiselulosa (Mulyono dkk, 2015: 77-78). Kayu jati merupakan jenis tumbuhan yang baik, sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 7.

Allah swt berfirman dalam QS.Asy-Syu'araa/26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasangan(tumbuh-tumbuhan) yang baik” (Kementrian Agama RI: 2015).

Menurut Quraish shihab dalam tafsir Al-Mishbahdi jelaskan bahwa Allah swttelah tumbuhkan Tumbuh-tumbuhan setelah pencampuran tanah dengan air yang turun itu segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Beliau menurunkan air dari langit lalu ia hidupkan tumbuhan di tanah yang kering dan tandus dengan berbagai macam tanaman yang dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan berbagai macam pasangan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan yang di ciptakan beranekaragam dan dikelompokan menjadi bermacam-macam yang memiliki rasa dan bau yang berbeda-beda, semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaannya dan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus memikirkan manfaatnya supaya apa yang ada di dunia ini tidak sia-sia. Selain tumbuh-tumbuhan, limbah pun dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk di gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu limbah yang dapat di manfaatkan yaitu serbuk kayu jati.

Serbuk kayu jati merupakan biomassa yang belum di manfaatkan secara optimal dan memiliki nilai kalor yang relatif besar (Kusumaningrum, Yudanto, 2015: 1). Serbuk gergaji mengandung komponen utama selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif kayu. Serbuk gergaji kayu merupakan bahan berpori, sehingga air mudah terserap dan mengisi pori-pori tersebut, dimana sifat serbuk kayu gergaji yang hidroskopik atau mudah menyerap (Wulandari, 2011: 2). Pemanfaatan ataupun proses pengolahan terhadap limbah serbuk gergaji kayu jati masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memanfaatkan limbah serbuk gergaji kayu jati sebagai biomassa melalui proses pirolisis. Bahan baku kayu jati juga memiliki komponen kimia tertentu, dimana komponen-komponen tersebut akan menghasilkan komponen kimia yang berbeda sebagai hasil dari proses pirolisis (Mulyono dkk, 2015: 78). Serbuk gergaji kayu jati mempunyai nilai kalor yang lebih tinggi di bandingkan dengan kulit kacang.

Berdasarkan penelitian Coniwanti, Andrio dan Setiawan (2012: 9), diperoleh nilai kalor briketserbuk gergaji kayu jati yaitu 4714-5519 kkal/kg sedangkan untuk briket kulit kacang didapatkan nilai kalor 4301,01-4831,44 kkal/kg. Serbuk gergaji kayu jati memiliki nilai kalor yang sangat tinggi bila dibandingkan kulit kacang tanah yang miliki nilai kalor yang rendah. Salah satu cara untuk mengolah serbuk gergaji kayu jati yaitu dengan menggunakan metode pirolisis.

Pirolisis merupakan proses pemanasan suatu zat tanpa adanya oksigen sehingga terjadi penguraian komponen-komponen penyusun kayu keras. Dengan demikian, apabila serbuk kayu jati dipanaskan tanpa udara dan diberi suhu yang cukup tinggi, maka akan terjadi reaksi penguraian dari senyawa-senyawa kompleks yang menyusun kayu keras dan menghasilkan zat-zat dalam 3 bentuk yaitu padatan,

cairan dan gas (Kurniawan dkk, 2014: 218). Produk yang dihasilkan dari proses pirolisis berupa arang (karbon padat), tar (minyak), dan gas permanen yang meliputi metana, hidrogen, karbon monoksida dan karbon dioksida. Proses pirolisis berlangsung dalam beberapa tahap yaitu tahap awal adalah pelepasan air disertai pelepasan gas-gas ringan seperti CO dan CO₂. Tahap kedua adalah proses dekomposisi unsur-unsur penyusun biomassa seperti hemiselulosa, selulosa, dan lignin (Mulyono, dkk, 2015: 78). Setelah proses pirolisis maka akan diperoleh asap cair.

Asap cair merupakan salah satu bahan bakar cair berwarna kehitaman yang berasal dari biomassa seperti kayu. Asap cair yang diperoleh dari proses pirolisis memiliki kemampuan untuk mengawetkan bahan makanan karena adanya senyawa asam, fenolat dan karbonil. Komponen senyawa fenol pada asap cair berperan sebagai zat antioksidan (Rasydta, 2013: 7). Berdasarkan hasil penelitian Ningsih (2011:4), pada alat penghasil asap cair dengan menggunakan bahan baku tempurung kelapa sebagai pengawet makanan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa suhu optimum proses pirolisis adalah 400 °C, dengan suhu pirolisis yang sama dan diberikan variasi waktu yang berbeda. Alat yang dikembangkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan asap cair dengan menggunakan bahan baku sekam padi. Hasil yang diperoleh pada penelitian tersebut bahwa rata-rata volume asap cair yang dihasilkan 25,83 mL selama 2 jam. (Ningsih, 2011: 3-4).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dilakukanlah penelitian tentang pemanfaatan limbah serbuk gergaji kayu jati (*Tectona Grandits L.f*) sebagai energi alternatif dengan metode pirolisis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada percobaan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas dan kuantitas limbah gergaji kayu jati dengan metode pirolisis?
2. Bagaimana karakteristik gugus fungsi pada limbah gergaji kayu jati dengan metode pirolisis menggunakan FTIR (*Fourier Trasform Infra Red*) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas limbah gergaji kayu jati dengan menggunakan metode pirolisis.
2. Untuk mengetahui karakteristik gugus yang terkandung pada limbah gergaji kayu jati menggunakan metode pirolisis dengan menggunakan FTIR (*Fourier Trasform Infra Red*) .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa limbah kayu jati mempunyai banyak manfaat, salah satunya yaitu dapat diolah menjadi biomassa serta memberikan nilai ekonomi pada limbah serbuk gergaji kayu jati dan mengurangi polutan udara dengan pemanfaatan lebih lanjut limbah dari gas atau uap hasil pembakaran serbuk kayu jati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kayu Jati (*Tectona grandis* L.f)

Jati merupakan salah satu jenis kayu yang paling banyak diminati sejak dahulu karena memiliki corak yang unik dan elegan, kuat, awet, stabil, dan mudah dikerjakan. Ketersediaan kayu jati berkualitas di pasaran sejak 510 tahun terakhir ini sangat terbatas sehingga para pengrajin terpaksa untuk menggunakan kayu jati unggul, yaitu (kayu jati cepat tumbuh yang banyak ditanam oleh masyarakat, dan berasal dari pohon muda (dibawah 10 tahun) sebagai bahan baku (Rahayu, Priadi dan Wahyudi, 2014: 50).



Gambar 2.1 *Tanaman Jati*
(Sumber. Rahayu, Priadi dan Whyudi, 2014: 51)

Pohon jati tumbuh baik pada tanah sarang terutama tanah yang mengandung kapur pada ketinggian 0-700 m di atas permukaan laut, di daerah dengan musim kering dan jumlah curah hujan rata-rata 1200-2000 mm per-tahun. Banyak terdapat di seluruh Jawa, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Lampung. Pohon jati dapat tumbuh mencapai tinggi 45 m dengan panjang batang bebas cabang 15-20 m,

diameter batang 50-220 mm, bentuk batang beralur, dan tidak teratur (Kurniawan dkk, 2014: 217).

Menurut Maskuro (2012: 17), klasifikasi ilmiah dari Tumbuhan Jati adalah:

Kerajaan	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Lamiales
Famili	: Lamiaceae
Genus	: <i>Tectona</i>
Spesies	: <i>Tectona grandis</i>

Ciri-ciri dari kayu jati yaitu memiliki serat yang halus dengan warna kayu mula-mula sawokelabu, kemudian berwarna sawo matang apabila lama terkena cahaya matahari dan udara. Serat kayu memiliki arah yang lurus dan kadang-kadang terpadu, memiliki panjang serat rata-rata 1316 μm dengan diameter 24,8 μm , dan tebal dinding 3,3 μm . Struktur pori sebagian besar soliter dalam susunan tata lingkaran, diameter 20-40 μm dengan frekuensi 3-7 per- mm^2 (Kurniawan dkk, 2014: 217-218).

Jatimerupakan kayu bobot sedang yang agak lunak dan mempunyai suatu penampilan yang sangat khas. Jika diraba kayu terasa berminyak dan mempunyai bau seperti bahan penyamak yang mudah hilang. Lingkaran tumbuh nampak jelas, baik pada bidang transversal maupunradial serta seringkali menimbulkan gambar atau corak yang indah. Pori-pori kayu jati sebagian besar atau hampir seluruhnya soliter dalam susunan tata lingkaran. Kayu jati mempunyai berat jenis sebesar 0,67 kg/m^3 termasuk ke dalam kelas kuat II dan kelas awet II (Novendra, 2008: 4).

Menurut Novendra (2008: 3), sifat-sifat kayu jati dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Sifat	Satuan	Nilai
1	Berat jenis	kg/m ³	0,62-0,75 (rata-rata 0,67)
2	Kadar selulosa	%	47,5
3	Kadar lignin	%	29,9
4	Modulus elastis	mg/mm ³	127700
5	Kadar pentosa	%	14,4
6	Kadar abu	%	1,4
7	Kadar silica	%	0,4
8	Serabut	%	66,3
9	Kelarutan dalam air dingin	%	1,2
10	Kelarutan dalam air panas	%	11,1
11	Kadar air saat titik jenuh serat	kal/g	5081
12	Kerapatan	kal/g	0,44
13	Nilai kalor	kal/g	5081

Tabel 1.2. Sifat-Sifat Kayu Jati

Kayu jati merupakan jenis kayu yang paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan. Pada industri pengolahan kayu, jati diolah menjadi berbagai macam mulai dari bentuk, warna, ukuran yang berbeda-beda. Menurut Fengel and Wengener (1995) sifat-sifat kayu tersebut adalah sifat kimia, sifat fisik, sifat higroskopik, dan sifat mekanik kayu (Kurniawan dkk, 2014: 217-218). Selain dari sifat-sifatnya yang unik, kayu jati mempunyai beberapa kandungan yang membuat kayu jati jadi semakin di minati oleh masyarakat untuk dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari.

kayu jati memiliki kandungan yang sebagian besar terdiri dari selulosa (40-50%), hemiselulosa (20-30%), lignin (20-30%) dan sejumlah kecil bahan-bahan anorganik. Karena sifat dan karakteristiknya yang unik, kayu jati paling banyak digunakan untuk keperluan konstruksi dan dekorasi. Sehingga kebutuhan kayu jati terus meningkat dan potensi hutan yang terus berkurang menuntut penggunaan kayu secara efisien dan bijaksana (Kusumaningrum dan Yudanto, 2015: 1).

Tumbuhan Jati banyak dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Adapun daunnya dapat dimanfaatkan untuk pembungkus makanan (misal ikan) karena merupakan polimer alami (Maskuro, 2012, 5). Selain untuk perabotan rumah tangga kayu jati memiliki kegunaan yang lain. Kayu jati merupakan jenis kayu yang paling banyak dipakai untuk berbagai keperluan terutama di pulau Jawa karena sifat-sifat dan kandungannya yang baik. Kayu jati praktis sangat cocok untuk segala jenis konstruksi seperti untuk pembuatan tiang, balok dan gelagar pada bangunan rumah, jembatan, mebel dan sebagainya. Meskipun kayu jati mempunyai kegunaan yang luas, tetapi karena sifatnya yang agak rapuh sehingga kurang baik untuk digunakan sebagai bahan yang memerlukan kelenturan yang tinggi seperti alat olah raga, tangkai perkakas dan lain-lain. Kayu jati merupakan kayu yang paling baik untuk pembuatan kapal dan biasa dipakai untuk papan kapal, terutama untuk kapal yang berlayar di daerah tropis serta mempunyai daya tahan terhadap berbagai bahan kimia (Novendra, 2008: 5).

B. Pemanfaatan Limbah Serbuk kayu Jati dalam Perspektif Islam

Industri mebel kayu merupakan salah satu industri yang banyak terdapat di Indonesia. Dalam menjalankan proses usaha tersebut industri mebel menghasilkan limbah yang jarang sekali dimanfaatkan oleh mayoritas orang yaitu serbuk gergaji. Berdasarkan data nasional BPS tahun 2006, produksi serbuk gergaji kayu di Indonesia sebesar 679.247 m³ dengan densitas 600 kg/m³ maka didapat 407.548,2 ton. Jika dari kayu yang tersedia terdapat 40% yang menjadi limbah serbuk gergaji, maka akan didapat potensi pembuatan briket sebesar 163.319,28 ton/th. Serbuk gergaji merupakan bahan yang masih mengikat energi yang melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan briket arang (Conivanti, Andrio dan Setiawan, 2012: 1).

Di Indonesia ada tiga macam industri kayu yang secara dominan mengkonsumsi kayu dalam jumlah relatif besar, yaitu pengrajin, kayu lapis, dan kertas. Limbah biomassa dari industri tersebut masih sedikit yang telah dimanfaatkan kembali dalam proses pengolahannya. Limbah pengrajin yang kenyataannya dilampirkan masih ada yang di tumpuk, akibat dari limbah tersebut akan menimbulkan masalah, yang sebagiannya dibuang ke aliran sungai (pencemaran air), atau dibakar secara langsung (ikut menambah emisi karbon di atmosfer) (Malik, 2013: 64).

Limbah serbuk gergaji ini umumnya hanya digunakan sebagai bahan bakar tungku, atau dibakar begitu saja, sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Padahal serbuk gergaji kayu jati merupakan biomassa yang belum dimanfaatkan secara optimal dan memiliki nilai kalor yang relatif besar. Dengan mengubah serbuk gergaji menjadi briket, maka akan meningkatkan nilai ekonomis bahan tersebut, serta mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan cara pirolisis,

serbuk gergaji kayu jati yang belum termanfaatkan secara optimal dapat diolah menjadi suatu produk yang bernilai ekonomis baik asapcair, gas (Kusumaningrum dan Yudanto, 2015: 1). Limbah gergaji kayu jati merupakan jenis limbah yang baik dan mempunyai banyak manfaat, sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surah Al-Imran ayat 191.

Allah swt berfirman dalam QS. Al-Imran/3: 191

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini sia-sia, Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”(Kementrian Agama RI: 2015).

Menurut Quraish shihab dalam tafsir Al-Mishbahdi jelaskan bahwa segala yang Allah ciptakan harus selalu tunduk dan mengingat-Nya dalam keadaan apapun dan segala yang ia ciptakan tidaklah sia-sia karna mempunyai manfaatnya masing-masing.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia yang di ciptakan oleh Allah swt harus selalu mengingat-Nya dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan susah, senang, berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring sekalipun kita harus mengingat-Nya dan segala apa yang ia ciptakan tidaklah sia-sia dan mempunyai banyak manfaat. Semua itu merupakan tanda-tanda kekuasaan dari Allah dan kita sebagai ciptaan-Nya harus memikirkan manfaatnya supaya apa yang di ciptakan tidaklah sia-sia. Selain tumbuh-tumbuhan limbah pun dapat di olah menjadi sesuatu

yang mempunyai manfaat dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu serbuk kayu jati.

Serbuk kayu jati merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dari proses pengerajian kayu. Serbuk kayu memiliki komponen kimia yang sama dengan kayu. Unsur-unsur penyusun kayu terkandung dalam sejumlah senyawa organik seperti selulosa, hemiselulosa dan lignin. Komponen kimia kayu terdiri dari tiga unsur yaitu unsur karbohidrat yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa, unsur non karbohidrat yang terdiri dari lignin dan unsur-unsur yang diendapkan dalam kayu selama proses pertumbuhan (zat ekstraktif) (Rahmi, Fona dan Fahrani, 2009:1-2). Serbuk gergaji kayu jati dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan briket.



Gambar 2.2 Serbuk Gergaji Kayu Jati

(Sumber. Kusumaningrum dan Yudanto, 2015: 3)

Briket arang merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon, mempunyai nilai kalori yang tinggi, dan dapat menyala dalam waktu yang lama. Bioarang adalah arang yang diperoleh dengan membakar biomassa kering tanpa udara (pirolisis). Sedangkan biomassa adalah bahan organik yang berasal dari jasad hidup. Biomassa sebenarnya dapat digunakan secara langsung sebagai sumber energi

panas untuk bahan bakar, tetapi kurang efisien. Nilai bakar biomassa hanya sekitar 3000 kal, sedangkan bioarang mampu menghasilkan 5000 kal (Kusumaningrum dan Yudanto, 2015: 1).

C. Biomassa

Biomassa merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui dan memiliki kandungan volatil tinggi namun kadar karbon rendah. Tingginya kandungan senyawa volatil dalam biomassa menyebabkan pembakaran dapat dimulai pada suhu rendah. Proses devolatisasi pada suhu rendah ini mengindikasikan bahwa biomassa mudah dinyalakan dan terbakar. Namun, pembakaranyang terjadi berlangsung sangat cepat dan bahkan sulit dikontrol (Jamilatun, 2008: 37-38)

Energi biomassa, khususnya kayu bakar, limbah industri perkayuan, limbah perkebunan/pertanian, briket kayu, arang dan briket arang. Dalam sektor kehutanan, energi biomassa difokuskan pada kayu bakar, limbah pembakaran, limbah industri perkayuan, arang dan briket arang. Perkembangan energi biomassa sangat terkait dengan isu kehutanan dalam hal keseimbangan antara penyediaan dan permintaan kayu bakar. Mereka menyarankan agar pengembangan energi biomassa harus berimplikasi pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap energi tersebut dan dapat menjadi sumber penghasilan namun tetap memperhatikan aspek kelestarian hutan (Tampubolon, 2008: 34).

Ada berbagai pilihan metoda pengolahan biomassa, yakni pembakaran langsung, metode termokimia, biokimia maupun secara kimia. Penetapan metoda yang akan dipilih ini bergantung pada jumlah dan laju ketersediaan biomassa maupun peruntukan produk akhir yang dikehendaki. Setiap metoda yang dipilih juga memiliki tantangan teknis penanganan yang berbeda-beda. Salah satu kegiatan penghasil

limbah biomassa yang cukup berpotensi adalah industri pengrajin atau pembuat meja, lemari dan lain-lain yang menghasilkan serbuk dan limbah serat (Sunarsih, Partiwi dan Sunarso, 2012: 290).

Biomassa terdiri atas beberapa komponen yaitu kandungan air, zat mudah menguap, karbon terikat dan abu. Mekanisme pembakaran biomassa terdiri dari tiga tahap yaitu pengeringan, devolatilisasi dan pembakaran arang. Proses pengeringan akan menghilangkan devolatilisasi yang merupakan tahapan pirolisis yang akan melepaskan volatil dan pembakaran arang yang merupakan tahapan reaksi antara karbon dan oksigen, akan melepaskan kalor. Laju pembakaran arang tergantung pada laju reaksi antara karbon dan oksigen pada permukaan dan laju difusi oksigen pada lapis batas dan bagian dalam dari arang. Reaksi permukaan terutama membentuk CO. Diluar partikel, CO akan bereaksi lebih lanjut membentuk CO₂. Pembakaran akan menyisakan material berupa abu (Suro, 2010: 14).

D. Pirolisis

Salah satu teknologi alternatif yang dapat dikembangkan untuk memanfaatkan limbah serbuk gergaji kayu jati yaitu dengan pirolisis biomassa. Senyawa kimia yang terdapat dalam biomassa serbuk kayu jati akan dikonversi menjadi sumber energi hidrokarbon alternatif yang berupa asap cair. Asap cair merupakan salah satu bahan bakar cair berwarna kehitaman yang berasal dari biomassa seperti kayu, kulit kayu dan limbah industri (Mulyono dkk, 2015: 77).

Pirolisis merupakan suatu proses dekomposisi kimia dan termal yang pada umumnya membentuk molekul yang lebih kecil. Secara bahasa, istilah termolisis lebih cocok dari pada pirolisis karena kata api menunjukkan adanya oksigen. Pada

sebagian besar proses pirolisis digunakan udara yang bebas oksigen untuk alasan kualitas (Juliastuti, Riska, 2013: 2).

Pirolisis berarti suatu proses pemanasan pada suhu tertentu dari bahan-bahan organik dalam jumlah oksigen sangat terbatas. Proses ini menyebabkan terjadinya proses penguraian senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk metanol, uap-uap asam asetat, tar-tar dan hidrokarbon. Material padat yang tinggal setelah karbonisasi adalah karbon dalam bentuk arang dengan area permukaan spesifik yang sempit (Hengky, Dewi dan Sari, 2009: 32).

Berdasarkan pada penelitian Nugraha dan Fatimah (2005), dilakukan identifikasi hasil pirolisis serbuk kayu jati dengan variasi laju pemanasan. Hasil penelitiannya untuk identifikasi kelompok senyawa hasil pirolisis serbuk kayu jati menggunakan PCA menghasilkan pengelompokan senyawa penyusun biofuel ke dalam 4 kelompok utama yaitu kelompok senyawa yang spesifik hasil pirolisis, kelompok senyawa yang cenderung mengalami perengkahan pada kenaikan laju pemanasan serta kelompok senyawa hasil perengkahan.

Pengelompokan senyawa dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik setiap kelompok senyawa. Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya telah mendalam mengenai penggunaan analisis kemometri khususnya PCA pada penelitian-penelitian karakterisasi senyawa dari suatu proses atau reaksi kimia. Penggunaan teknologi pirolisis untuk menghasilkan sumber energi hidrokarbon alternatif telah dikembangkan. Dari hasil pirolisis ini kemudian dapat dilakukan konversi produk salah satunya untuk kepentingan sintesis bahan pengganti minyak bumi atau bahan obat-obatan (Nugraha, 2005: 42).

Berdasarkan pada penelitian Hengky, Dewi dan Sari (2009), pirolisis kayu akan mengalami penguraian antara lain hemiselulosa terdegradasi pada 200-260 °C, selulosa pada 240 – 350°C dan lignin pada 280°C -500°C. Suhu akhir sekitar 500 °C menghasilkan tiga kelompok senyawa, yaitu komponen padat, senyawa-senyawa yang mudah menguap dan dapat dikondensasikan dan gas yang mudah menguap dan tidak dapat dikondensasikan.

Pirolisis merupakan proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa adanya oksigen. Proses ini disebut juga proses karbonasi yaitu proses untuk memperoleh karbon atau arang pada suhu 4500°C-5000°C. Dalam proses pirolisis dihasilkan gas-gas, seperti CO, CO₂, CH₄, H₂, dan hidrokarbon ringan. Jenis gas yang dihasilkan bermacam-macam tergantung dari bahan baku. Salah satu contoh pada pirolisis dengan bahan baku batubara menghasilkan gas seperti CO, CO₂, NO_x, dan SO_x yang dalam jumlah besar, gas-gas tersebut dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses pirolisis dipengaruhi beberapa faktor antara lain ukuran dan distribusi partikel, suhu, ketinggian tumpukan bahan dan kadar air (Kusumaningrum dan Yudanto, 2015: 2).

Hasil pirolisis berupa bioarang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan arang biasa (konvensional) antara lain: 1) panas yang dihasilkan oleh briket bioarang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kayu biasa dan nilai kalor dapat mencapai 5.000 kalori. 2) briket bioarang bila dibakar tidak menimbulkan asap maupun bau, sehingga bagi masyarakat ekonomi lemah yang tinggal di kota-kota dengan ventilasi perumahannya kurang mencukupi, sangat praktis menggunakan briket bioarang. 3) setelah briket bioarang terbakar (menjadi bara) tidak perlu dilakukan pengipasan atau

diberi udara. 4) teknologi pembuatan briket bioarang sederhana dan tidak memerlukan bahan kimia lain kecuali yang terdapat dalam bahan briket itu sendiri (Kusumaningrum dan Yudanto, 2015: 2).

Asap cair merupakan suatu hasil destilasi atau pengembunan dari uap hasil pembakaran tidak langsung maupun langsung dari bahan-bahan yang banyak mengandung karbon serta senyawa lain. Cara yang paling umum digunakan untuk menghasilkan asap pada pengasapan makanan adalah dengan membakar serbuk gergaji kayu keras dalam suatu tempat yang disebut alat pembangkit asap. Asap tersebut dialirkan ke rumah asap dalam kondisi sirkulasi udara dan temperatur yang terkontrol (Yusuf, 2011: 55).

Asap cair ini dapat diperoleh dengan cara kondensasi asap hasil pembakaran bahan ber lignoselulosa antara lain tempurung kelapa, kayu dan cangkang kelapa sawit pada suhu 20–400 °C. Cairan atau destilat yang diperoleh berwarna coklat tua dan masih tercampur dengan senyawa-senyawa kimia yang tidak diinginkan seperti tar dan senyawa karsinogen lainnya. Komposisi kimia asap cair pada umumnya terdiri dari air (11-92%), fenol (0,2-2,9%), asam (2,8-4,5%), karbonil (2,6-4,6%), ter (1-17%) (Salamah, Jamilatun: 2015: 24).

F. Viskometer

Viskometer adalah alat untuk mengukur kekentalan suatu fluida. Peran alat viskometer pada proses produksi dalam dunia industri terutama otomotif sangatlah penting, dengan alat viskometer dapat ditentukan viskositas fluida, yang digunakan untuk membuat alat viskometer yaitu tabung dibutuhkan sensor photo elektrik dua buah, timer, tabung akrilik dan penyangga sebagai dudukan timer, sensor dan tempat tabung akrilik (Suwargo, Wiseno dan Ridwan, 2012: 1)

Viskositas suatu fluida merupakan daya hambat yang disebabkan oleh gesekan antara molekul-molekul cairan, yang mampu menahan aliran fluida sehingga dapat dinyatakan sebagai indikator tingkat kekentalannya. Nilai kuantitatif dari viskositas dapat dihitung dengan membandingkan gaya tekan per satuan luas terhadap gradient kecepatan aliran dari fluida. Prinsip dasar ini yang dipergunakan untuk menghitung viskositas secara eksperimen menggunakan metode putar, yaitu dengan memasukkan penghambat ke dalam fluida dan kemudian diputar. Semakin lambat putaran penghambat tersebut maka semakin tinggi nilai viskositasnya (Isworo, Suciwati dan Warito, 2012: 230).

Metode yang tidak merusak untuk mengukur nilai viskositas cairan juga dikembangkan dengan metode gelombang ultrasonik, yaitu mengukur cepat rambat gelombang ultrasonik pada cairan. Semakin cepat rambat gelombang semakin tinggi viskositas cairannya. Metode lain yang sudah dikenal sejak lama untuk mendapatkan nilai viskositas adalah metode bola jatuh dengan prinsip Hukum Stokes. Pada metode bola jatuh, yang menjadi bagian penting adalah mengukur waktu jatuh dari bola yang dijatuhkan pada fluida, sehingga yang menjadi perbedaan pokok berbagai pengembangan untuk metode bola jatuh ini adalah cara mengukur kecepatan bola jatuh (Isworo, Suciwati dan Warsito, 2012: 231).

G. FT-IR (*Fourier Transform Infra Red*)

Jika suatu radiasi gelombang elektromagnetik mengenai suatu materi, maka akan terjadi suatu interaksi, diantaranya berupa penyerapan energi (*absorpsi*) oleh atom atom atau molekul-molekul dari materi tersebut. Absorpsi sinar ultraviolet dan cahaya tampak akan mengakibatkan tereksitasinya elektron. Sedangkan absorpsi radiasi inframerah, energinya tidak cukup untuk mengeksitasi elektron, namun

menyebabkan peningkatan amplitudo getaranatom-atom pada suatu molekul (Firdaus, Sirojudin dan Anam, 2007: 79).

Spektroskopi FTIR merupakan metode spektroskopi yang dilengkapi dengan transformasi fourier untuk menganalisis hasil spektrumnya. Pemrosesan data hasil FTIR adalah hasil kemajuan dari instrumentasi IR. Teknik ini memberikan informasi seperti struktur dan konformasi pada polimer. Teknik pengoprasian FTIR berbeda dengan spektrofotometer infra merah. Pada FTIR digunakan suatu interferometer. Interferometer ini akan memberikan sinyal ke detektor sesuai dengan intensitas frekuensi vibrasi molekul yang berupa interferogram (Masruroh, Widodo dan Silviyah, 2012: 1).

FT-IR merupakan salah satu instrumen yang menggunakan prinsip spektroskopi. Spektroskopi adalah spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi fourier untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya. Spektroskopi inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak-puncak. Selain itu, masing-masing kelompok fungsional menyerap sinar inframerah pada frekuensi yang unik (Masruroh, Widodo dan Silviyah, 2012: 1).

Secara keseluruhan analisis menggunakan spektrofotometer ini memiliki dua kelebihan utama dibandingkan metode konvensional lainnya yaitu (1) Dapat digunakan pada semua frekwensi dari sumber cahaya secara simultan sehingga analisis dapat dilakukan lebih cepat dari pada menggunakan cara sekuensial atau pemindaian (2) Sentifitas dari metode spektrofotometer fourier transform infra red lebih besar dari pada cara disperse, sebab radiasi yang masuk ke sistim detektor lebih banyak karena tanpa harus melalui celah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisika, Laboratorium Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan di Laboratorium MIPA Politeknik Makassar pada bulan Juni sampai bulan Agustus tahun 2017.

B. Alat dan bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu *Fourier Transform Infra Red* (FTIR), Neraca Analitik, Rangkaian alat pirolisis yang terdiri dari (tabung reaktor, gas elpiji ukuran 3 kg, kondensor, pipa besi, selang, termokopel), piknometer, viskomemeter Oswald, bom kalorimeter Thiemann, alat-alat gelas dan lain-lain.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu limbah gergaji kayu jati, aquadest, aluminium foil dan tisu.

C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Preparasi Sampel

Sebanyak 0,5 kg limbah gergaji kayu jati yang diperoleh dari parado (Bima) provinsi Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu dibersihkan kemudian mengeringkan di bawah sinar matahari selama 2-3 hari. Menimbang masing-masing sebanyak 0,5 kg untuk 5 variasi waktu (110, 130, 150, 170 dan 190 menit).

2. Pembuatan Alat Pirolisis

Reaktor dengan ukuran, tinggi 40 cm dan lebar 30 cm dihubungkan atau disambungkan dengan pipa besi berdiameter 3 cm setinggi 30 cm. Kemudian ujung pipa disambung kembali dengan pipa besi berdiameter 3 cm dengan panjang 70-80 cm dengan sedikit pipa mengarah ke bawah dengan kemiringan 15 derajat. Selanjutnya ujung pipa disambung lagi dengan pipa besi dengan tinggi 10-20 cm dan terhubung dengan penampungan, Lalu memasang sebuah kondensor sebagai pendingin (Santoso, 2010: 19).

3. Pembuatan bahan bakar variasi waktu

Limbah gergaji kayu jati yang hendak dipirolisis dipisahkan yang halus dengan yang kasar ukurannya untuk mempermudah masuk dan ditempatkan ke dalam reaktor. Menyelipkan kabel termokopel ke dalam reaktor untuk mengukur suhu pemanasan. Pengukuran suhu dilakukan langsung di dalam reaktor. Waktu pemanasan dilakukan selama 1 jam 50 menit, 2 jam 10 menit, 2 jam 30 menit, 2 jam 50 menit dan 3 jam 10 menit. Gas yang mampu melewati pipa refluks kemudian menuju kondensor yang dilengkapi pendingin air, untuk kemudian mengembun sebagian dan dihasilkan bahan bakar cair (Ningrum, 2011: 8).

4. Penentuan Massa Jenis

Menimbang piknometer yang telah bersih dan kering. Mengisi piknometer dengan akuades sampai pada tanda batas, mengimpitkan dan catat suhunya. Menimbang piknometer yang berisi akuades dengan neraca analitik dan catat bobotnya. Membersihkan dan mengeringkan piknometer. Mengisi dengan sampel

yang akan diukur, mengimpitkan dan catat suhunya. Menimbang piknometer yang berisi sampel dengan neraca analitik dan catat bobotnya (Guntarti, 2015: 204).

5. Penentuan Viskositas

Memasukkan sampel ke dalam viskometer oswald melalui pipa sebelah kanan, mengusahakan permukaan lebih rendah dari tanda B, memasukkan viskometer oswald ke dalam penangas air, kemudian mengukur suhu dengan termometer, mengisap zat cair melalui pipa kiri agar cairan masuk ke B sampai tanda A, membiarkan zat cair mengalir melalui pipa kapiler kembali ke B dan kemudian mencatat waktu yang dibutuhkan zat cair mengalir dari A ke B (Sinaga, 2008: 30).

6. Penentuan Nilai Kalor

Membersihkan tabung bom dari sisa pengujian sebelumnya. Menimbang bahan bakar (sampel) yang akan diukur dengan neraca analitik sebesar 0,7 gram. Menyiapkan kawat untuk penyalanya dengan menggulungnya dan memasangnya pada tangkai penyalanya yang terpasang pada penutup bom. Menempatkan cawan berisi bahan bakar yang ditetesi dengan bahan bakar (sampel) 0,3 gram pada ujung tangkai penyalanya. Tutup bom dengan kuat setelah dipasang ring – O dengan memutar penutup tersebut. Isikan oksigen ke dalam bom dengan tekanan 15-20 barr.

Menempatkan bom yang telah terpasang di dalam kalorimeter. Memasukkan air pendingin sebanyak 2 L. Menutup kalorimeter dengan alat penutupnya. Menghidupkan pengaduk air pendingin selama 2 menit sebelum penyalan dilakukan. Membaca dan mencatat temperatur air pendingin. Menghidupkan penyalan, menggunakan tombol yang paling kanan. Air pendingin terus mengaduk selama 7 menit setelah penyalan berlangsung. Membaca dan mencatat kembali temperatur air pendingin. Mematikan pengaduk. Peralatan menyiapkan kembali peralatan untuk

pengujian berikutnya. Melakukan pengukuran untuk suatu bahan bakar yang diuji/diukur (Suwardi, 2012: 110).

7. Uji FTIR

Menyiapkan sampel yang akan diuji, kemudian memasukkan sekitar 200 mgr KBr dan meneteskan sampel pada KBr tersebut lalu menghaluskan sampel bersama KBr. Membuat plet dari campuran tersebut menggunakan alat press dan pre-vakum selama 2-3 menit. Meletakkan plet yang sudah jadi pada lintasan sinar FTIR. Kemudian melakukan pengukuran dengan alat FTIR dan mengamati grafik yang terbentuk. Mengulangi langkah tersebut dengan sampel 2-5 (Risna dkk, 2015: 39).



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pembuatan Bahan Bakar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa bahan bakar minyak dari limbah gergaji kayu jati mempunyai banyak manfaat untuk kedepannya yaitu untuk mengganti bahan bakar konvensional seperti bensin, minyak tanah dan solar. Hasil minyak yang diperoleh dari sampel limbah gergaji kayu jati dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1. Pengaruh suhu dan waktu pembakaran

Volume Sampel (kg)	Waktu Pembakaran (menit)	Hasil (mL)
0,5	110	140
0,5	130	160
0,5	150	200
0,5	170	210
0,5	190	385

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan sebanyak 0,5 kg dengan waktu pembakaran yang berbeda-beda mulai dari 110 menit, 130 menit, 150 menit, 170 menit dan 190 menit dan hasil yang diperoleh berbeda-beda pula mulai dari 140 mL, 160 mL, 200 mL, 210 mL dan 385 mL.

2. Penentuan massa jenis

Tabel 4. 2. Penentuan nilai bobot jenis biodiesel

Sampel	Bobot jenis sampel (g/cm ³)	Bobot jenis solar (g/cm ³)	Bobot jenis biodiesel Standar SNI (g/cm ³)
I	1,00		
II	1,00		
III	1,00	0,82-0,89	0,84-0,89
IV	1,00		
V	1,00		

Gambar di atas menunjukkan bahwa nilai bobot jenis yang di hasilkan pada pembakaran serbuk gergaji kayu jati tidak sesuai dengan standar SNI bobot biodiesel yaitu 0,84-0,89 g/cm³. Hal ini dikarenakan minyak hasil pirolisis mengandung banyak pengotor dan sebagian besar mengandung air dengan sedikit hidrokarbon.

3. Penentuan nilai viskositas

Tabel 4.3. Penentuan nilai viskositas

Sampel	Suhu (°C)	Viskositas sampel (Pois)	Standar SNI-04-7182-2006.
I	40	1,10	
II	40	1,11	
III	40	1,13	2,5 – 6,0
IV	40	1,00	
V	40	1,00	

Hasil penentuan nilai viskositas tertinggi yaitu pada sampel III dengan nilai viskositas 1,13 Poise. Sedangkan nilai viskositas terendah yaitu pada sampel V dengan nilai viskositas 1,00 Poise. Sampel di uji pada suhu 40°C, suhu ini digunakan karena sampel memiliki titik didih yang rendah.

4. Penentuan nilai kalor

Tabel 4.4. Penentuan nilai kalor biodiesel

No.	Kode sampel	Nilai kalor (cal/gr)	Nilai kalor (joule/gr)
1	1	762.88	3398,48
2	2	852.41	3767,65
3	3	423.98	1873,99
4	4	280.26	1238,77
5	5	182.09	804,88


Hasil analisis penentuan nilai kalor bakar dari limbah serbuk gergaji kayu jati, menunjukkan hasil nilai kalor pembakaran pada setiap sampelnya mengalami penurunan.

B. Pembahasan

Biomassa merupakan hasil produksi dari makhluk hidup. Biomassa dapat berasal dari tanaman pertanian, hutan, peternakan atau bahkan sampah. Karena kandungan hidrokarbon yang dimiliki senyawanya, biomassa dapat digunakan untuk membuat bahan bakar, dan membangkitkan listrik (Ratnasari, 2011: 2). Salah satu metode konversi bahan organik menjadi energi adalah menggunakan proses pirolisis.

1. Pembuatan bahan bakar

Proses pembuatan bahan bakar sampel serbuk gergaji kayu jati dilakukan dengan metode pirolisis. Metode ini dipilih karena proses pengerjaannya sangat mudah dan peralatan yang digunakan cukup sederhana. Selain itu proses ini juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Pirolisis bertujuan untuk menghasilkan asap cair yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Pirolisis merupakan proses pembakaran suatu material tanpa melibatkan oksigen atau sedikit oksigen. Apabila ada oksigen yang masuk dalam reaktor maka sampel akan terkontaminasi dan berinteraksi dengan oksigen yang ada dalam reaktor dan menyebabkan cairan yang di hasilkan sedikit. Pada proses ini melibatkan penguraian senyawa organik yang menyusun struktur bahan membentuk metanol, uap-uap asam asetat dan hidrokarbon. Material yang tinggal setelah karbonisasi adalah karbon dalam bentuk arang. Pada alat pirolisis dipasang kondensor yang berfungsi untuk mendinginkan besi yang didalamnya terdapat asap cair. Jika pemanasannya sempurna maka hasil yang diperoleh juga semakin bagus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hubungan pengaruh suhu terhadap lama pembakaran serbuk gergaji kayu jati seperti pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.1. Kurva pengaruh suhu terhadap lama pembakaran sampel serbuk gergaji kayu jati.

Berdasarkan Gambar 4.1 hasil pembakaran limbah gergaji serbuk kayu jati dengan berat sampel 0,5 kg, terlihat peningkatan hasil minyak yang diperoleh dipengaruhi dengan meningkatnya suhu pemanasan, dimana hasil tertinggi diperoleh pada sampel 5 yaitu sebanyak 385 mL dan waktu pembakan 190 menit. Pada penelitian ini di gunakan 5 variasi waktu, mulai dari 110 menit sampai 190 menit, tujuannya yaitu untuk menentukan waktu optimum dari pembakaran limbah gergaji kayu jati. Banyaknya cairan yang dihasilkan karena dipengaruhi oleh lamanya pembakaran dan meningkatnya suhu. 2 variabel ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi volume asap cair yang terbentuk dari proses pirolisis serbuk kayu jati. Hal ini sesuai dengan penelitiannya Adi (2014) yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pirolisis antara lain yaitu meningkatnya suhu dan semakin lama waktu pembakaran maka asap cair yang di hasilkan akan semakin banyak.

Sampel 1 (110 menit) kandungan hemiselulosa dan selulosa pada serbuk kayu jati baru akan terurai, hemiselulosa mulai terurai sebagian sedangkan selulosa baru akan terurai sehingga menghasilkan volume cairan rendah di bandingkan pada menit ke 130, 150, 170 dan 190 menit. Pada pemanasan yang rendah bahan terurai melalui proses kelembapan, dekomposisi hemiselulosa dan dekomposisi selulosa.

Sampel 2 (130 menit) hasil yang diperoleh mengalami peningkatan yaitu 160 mL, pada tingkat pemanasan pirolisis terjadi degradasi dari hemiselulosa sedangkan selulosa serbuk kayu jati telah terurai dan hasil yang diperoleh lebih banyak dibandingkan pada pembakaran sampel 1. Selanjutnya pada sampel 3 (150 menit) diperoleh hasil sebanyak 200 mL. Peningkatan hasil minyak dipengaruhi oleh suhu yang terus naik dan kandungan hemiselulosa, selulosa yang terkandung dalam sampel telah terdekomposisi secara menyeluruh, sedangkan lignin terjadi pada rentang suhu degradasi selulosa dan hemiselulosa.

Sampel 4 pada (menit ke 170) hemiselulosa dan selulosa telah terurai secara sempurna sedangkan lignin belum sepenuhnya terurai sehingga menghasilkan minyak yang lebih banyak dari pembakaran sebelumnya yaitu sebanyak 210 mL. Selanjutnya sampel 5 (menit ke 190) suhu terus bertambah seiring dengan lamanya pembakaran. Volume cairan yang dihasilkan lebih banyak dibanding pada menit ke 110, 130, 150 dan 170. Pada menit ini semua komponen yang terkandung dalam serbuk kayu jati (selulosa, hemiselulosa dan lignin) mengalami dekomposisi menyeluruh seiring bertambahnya temperatur. Peningkatan hasil yang diperoleh terjadi karena kenaikan temperatur sehingga menyebabkan pemecahan rantai-rantai senyawa didalam bahan.


Peningkatan suhu terhadap pembaran limbah gergaji kayu jati sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Dari gambar 4.1 dilihat bahwa semakin

lama pembakaran maka volume cairan yang dihasilkan pun akan semakin tinggi, dimana hasil terbayak terdapat pada sampel 5 dengan waktu pemanasan 190 menit. Sedangkan hasil yang sedikit terdapat pada sampel 1 dan lama pembakaran 110 menit. Hal ini sesuai dengan penelitian Erawati (2015) destilat (cairan) yang dihasilkan akan mengalami kenaikan dengan semakin banyaknya waktu pembakaran. Sehingga dengan semakin lamanya waktu pembakaran, massa produk yang diperoleh akan semakin banyak karena waktu untuk bahan tersebut menguap menjadi lebih lama dan zat cair akan lebih banyak, hal ini terbukti pada saat pembakaran dengan waktu 190 menit. Penelitian lainnya yang diteliti oleh Annisa (2014) tinggi rendahnya persentase asap cair pada proses pirolisis dipengaruhi beberapa faktor antara lain iklim, musim, umur tanaman, jenis tanaman, bahan baku dan cara pembakaran.

2. Penentuan Massa Jenis

Bobot jenis didefinisikan sebagai massa suatu bahan persatuan volume bahan tersebut. Penentuan massa jenis atau bobot jenis dapat dilakukan dengan berbagai macam alat yaitu hidrostatis (neraca air), neraca Reimann, neraca Mohr dan piknometer. Tapi pada penelitian ini digunakan alat piknometer. Keuntungan menggunakan piknometer yaitu mudah dalam pengerjaannya. Tujuan pada penentuan berat jenis yaitu untuk menentukan nilai kerapatan asap cair yang dihasilkan dari proses pirolisis. Prinsip dari piknometer yaitu didasarkan pada penentuan massa cairan dan ruang yang ditempati cairan tersebut. Cara penentuan dengan piknometer yaitu membersihkan piknometer dengan aquades yang bertujuan untuk menghilangkan pengotor yang ada dalam piknometer, kemudian dikeringkan dan di oven pada suhu 100 °C yang bertujuan untuk mengeringkan alat. Jika masih terdapat titik air di dalamnya, dapat mempengaruhi hasil yang diperoleh.

Piknometer yang telah kering kemudian di timbang kosong pada neraca analitik yang bertujuan untuk mengetahui bobot kosong dari piknometer. Kemudian piknometer diisi dengan air sebagai pembanding. Setelah itu piknometer diisi dengan sampel, pengisian dilakukan dengan hati-hati supaya tidak terjadi gembung udara, sebab akan mengurangi bobot sampel yang diperoleh, lalu ditutup kemudian ditimbang untuk menentukan nilai bobot jenis sampel. Hasil yang di peroleh dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.2. Kurva pengaruh bobot jenis minyak pirolisis serbuk gergaji kayu jati.

Hasil dari proses pirolisis terhadap kualitas bobot jenisnya, yaitu dapat terlihat pada gambar 4.2 diatas yang menunjukkan penurunan bobot jenis. Pada sampel 1 kandungan hemiselulosa dan selulosa pada serbuk kayu jati baru akan terurai, hemiselulosa mulai terurai sebagian sedangkan selulosa baru akan terurai sehingga menghasilkan dengan bobot jenis $1,0019 \text{ g/cm}^3$. Pada sampel 2 hemiselulosa telah terurai secara menyeluruh sedangkan selulosa terurai sebagian dan lignin baru akan

mulai terurai sehingga menyebabkan bobot jenis yang diperoleh sedikit lebih tinggi dibanding pada menit ke 1 (110 menit). Pada sampel 3 (150 menit) terjadi peningkatan bobot jenis dan merupakan bobot jenis tertinggi, hal ini dikarenakan semua komponen yang terkandung didalam kayu jati (hemiselulosa, selulosa dan lignin) telah terurai secara menyeluruh.

Sampel 4 (170 menit) terjadi penurunan nilai bobot jenis yaitu $1,0018 \text{ g/cm}^3$, hal ini dikarenakan tidak ada lagi senyawa (hemiselulosa, selulosa dan lignin) yang akan terurai atau karena terjadi penguapan dari zat-zat yang telah terdekomposisi yang menyebabkan nilai bobot jenis menurun. Begitupun sampel 5 (menit ke 190) nilai bobot jenis mengalami penurunan yaitu $1,0009 \text{ g/cm}^3$ hal ini dikarenakan tidak ada lagi senyawa (hemiselulosa, selulosa dan lignin) yang akan terurai yang menyebabkan nilai bobot jenis menurun.

Penurunan bobot jenis dipengaruhi oleh adanya pemanasan dan peningkatan suhu pirolisis, sehingga penguraian komponen penyusun kayu jati lebih sempurna. Seperti pada penelitian Hasriani 2010, bobot jenis yang di hasilkan mengalami penurunan setelah di bakar lama. Hal ini disebabkan karena nilai bobot jenis ditentukan oleh komponen kimia yang terkandung dalam asap cair, sehingga semakin lama waktunya maka suhu pirolisa akan naik, hal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila serbuk gergaji kayu jati dipanaskan tanpa berhubungan dengan udara dan diberi suhu yang cukup tinggi, maka akan terjadi reaksi penguraian dari senyawa-senyawa kompleks yang menyusun kayu keras dan menghasilkan zat dalam tiga bentuk yaitu padatan, cairan dan gas.

Hasil pengamatan bobot jenis dari berbagai sampel asap cair menunjukkan nilai yang tidak jauh berbeda yaitu berkisar antara 1,0009 sampai 1,0029. Hasil

yang didapat tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian Nurhayati (2000) yang menggunakan bahan pengasap kayu mengium dan tusam dengan bobot jenis asap cair antara 1,019 sampai 1,028 dan Luditama (2006) yaitu 1,084 sampai 1,119 menggunakan tempurung dan sabut kelapa. Hasil pengamatan bobot jenis fraksi asap cair pada penelitian ini juga tidak berbeda jauh pada standar wood vinegar Jepang yang bernilai 1,001 sampai 1,005.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih 2007, ada beberapa hal yang mempengaruhi ketidaksesuaian hasil perhitungan nilai densitas asap cair dengan nilai bobot biodiesel atau solar yaitu pada saat penyimpanan bio-oil. Bio-oil merupakan zat volatil yang tinggi, sehingga penyimpanannya harus ditempatkan pada lokasi dengan suhu rendah seperti kulkas. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan sehingga berpengaruh pada hasil densitas yang didapatkan. Dari data bobot jenis minyak pirolisis dapat ditarik kesimpulan, semakin lama waktu pembakaran maka minyak yang didapatkan akan memiliki kecenderungan semakin meningkat.

3. Penentuan Viskositas

Viskositas atau kekentalan adalah sifat dari suatu zat cair (fluida) disebabkan adanya gesekan antar molekul-molekul zat cair dengan gaya pada zat cair tersebut. Viskositas bertujuan untuk menentukan nilai kekentalan suatu cairan, semakin besar viskositas maka aliran akan semakin lambat. Besarnya viskositas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti temperatur, gaya tarik antar molekul, ukuran serta jumlah molekul terlarut. Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah viskometer oswat. Prinsip kerja dari viskometer oswat adalah mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah larutan tertentu untuk mengalir melalui pipa kapiler dengan gaya yang disebabkan oleh larutan itu sendiri. Hal pertama yang dilakukan yaitu sampel

dimasukkan dalam viskometer oswatkemudian menyimpan dalam gelas kimia yang berisi air kemudain dipanaskan hingga suhu 40 °C.Kemudian menghisap cairan hingga melalui pipa sebelah kiri agar zat cair dapat masuk kedalam tanda b hingga tanda a. Kemudian mencatat waktu yang diperlukan zat cair untuk mengalir melalui pipa kapiler dari tanda a ke tanda b. Tingkat kekentalan suatu fluida juga bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu zat cair maka semakin kurang kental zat cair tersebut. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.3.Kurva pengaruh kekentalan minyak pirolisis serbuk geraji kayu jati.

Berdasarkan Gambar 4.3 Pengaruh hasil dari proses pirolisis terhadap kualitas viskositas atau kekentalannya yaitu dapat terlihat pada grafik yang menunjukkan penurunan nilai kekentalan. Pada sampel 1 (110 menit) nilai viskositas yaitu 1,109 Poise, hal ini dikarenakan kandungan hemiselulosa dan selulosa pada serbuk kayu jati baru akan terurai, hemiselulosa mulai terurai sebagian sedangkan selulosa baru akan

terurai. Pada sampel 2 (130 menit) hemiselulosa telah terurai secara menyeluruh sedangkan selulosa terurai sebagian dan lignin baru akan terurai sehingga menyebabkan nilai viskositas yang diperoleh sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan sampel 1 (110 menit). Pada sampel 3 (150 menit) terjadi peningkatan nilai viskositas dan merupakan nilai viskositas tertinggi, hal ini dikarenakan (hemiselulosa, selulosa dan lignin) telah terurai secara menyeluruh.

Sampel 4 (170 menit) terjadi penurunan nilai viskositas yaitu 1,005 poise, hal ini dikarenakan tidak ada lagi senyawa (hemiselulosa, selulosa dan lignin) yang akan terurai, karena terjadi penguapan dari zat-zat yang telah terdekomposisi yang menyebabkan nilai viskositas menurun. Begitupun dengan sampel 5 (190 menit) terjadi penurunan nilai viskositas 1,004 poise, hal ini dikarenakan tidak ada lagi senyawa (hemiselulosa, selulosa dan lignin) yang akan terurai yang menyebabkan nilai viskositas menurun. Menurut Nindita (2012: 33) hal ini dikarenakan adanya campuran air atau adanya zat yang menguap dan akibat dekomposisi termal secara berkelanjutan dari selulosa, hemiselulosa dan lignin ketika dipanaskan.

Peningkatan nilai viskositas cairan dipengaruhi oleh meningkatnya pemanasan dan lama waktu pembakaran. Viskositas menjelaskan ketahanan internal fluida untuk mengalir. Semakin rendah viskositas suatu fluida semakin besar pula pergerakan dari fluida tersebut. Viskositas terbesar pada sampel 3 (150 menit) 1,134 poise.

Kualitas bahan bakar ditentukan dengan nilai kekentalan dan densitas suatu fluida, dimana viskositas berbanding lurus dengan densitas. Semakin rendah densitas maka viskositas bahan bakar juga semakin rendah. Viskositas merupakan tahanan yang dimiliki fluida yang dialiri dalam pipa kapiler terhadap gaya gravitasi,

umumnya dinyatakan dalam waktu yang diperlukan untuk mengalir pada jarak tertentu. Jika viskositas tinggi, maka tahanan untuk mengalir akan semakin tinggi. Viskositas sangat mempengaruhi kinerja injektor bahan bakar pada proses atomisasi.


Viskositas yang tinggi akan mengakibatkan bahan bakar tidak teratomisasi dengan sempurna melainkan dalam bentuk tetesan-tetesan yang besar dengan momentum tinggi serta memiliki kecenderungan untuk bertumbukan dengan dinding silinder yang relatif lebih dingin. Hal ini mengakibatkan pemadaman nyala dan peningkatan deposit serta emisi gas buangan. Sebaliknya, bahan bakar yang memiliki viskositas rendah akan menghasilkan pengkabutan yang terlalu halus dan tidak dapat masuk lebih jauh kedalam silinder pembakaran sehingga membentuk daerah kaya bahan bakar yang mempunyai kecenderungan untuk membentuk jejala.

Menurut Apriani (2013) nilai viskositas merupakan sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir cepat, sedangkan lainnya mengalir secara lambat. Cairan yang mengalir cepat seperti air, alkohol dan bensin mempunyai viskositas kecil.

4. Penentuan Nilai Kalor

Bom kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran sempurna (dalam O_2 berlebih) suatu senyawa, bahan makanan dan bahan bakar. Sejumlah sampel ditempatkan pada tabung beroksigen yang tercelup dalam medium penyerap kalor dan sampel akan terbakar oleh api listrik dari kawat logam terpasang dalam tabung. Bom kalorimeter berkaitan dengan pengukuran besaran energi suatu materi. Jenis alat kalorimeter yang non aliran dan telah lazim digunakan berupa bom kalorimeter untuk menentukan nilai kalor bahan bakar cairan. Bom kalorimeter berkaitan dengan ukuran besaran energi suatu

materi. Besaran-besaran energi mencakup sifat termodinamika sistem, nilai kalor biasanya dinyatakan dalam kalor/gr. Penentuan nilai kalor bertujuan untuk mengetahui jumlah konsumsi bahan bakar tiap satuan waktu. Nilai kalor pembakaran menunjukkan energi yang terkandung dalam tiap satuan massa bahan bakar. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 4.4 nilai kalor dari serbuk gergaji kayu jati

Berdasarkan gambar 4.4 pengaruh hasil pirolisis terhadap nilai kalor, nilai kalor tertinggi terdapat pada sampel 1 yaitu sebesar 762.88 cal/gr atau 3398,48 joul/gr dan sampel 2 yaitu 825.41 cal/gr atau 3767,65 joul/gr, kemudian sampel 3 mengalami penurunan yaitu sebesar 423.98 cal/gr atau 1873,99 joul/gr, sampel 4 sebesar 280.26 cal/gr atau 1238,77 joul/gr dan sampel terakhir yaitu sebesar 182.09 cal/gr atau 804,88 joul/gr. Dari sampel 2 sampai 5 terus mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya campuran air atau adanya zat yang menguap pada saat pemanasan.

Nilai kalor merupakan parameter yang perlu diketahui dari suatu bahan bakar untuk mengetahui panas pembakaran yang dapat dihasilkan oleh bahan bakar itu sendiri. Semakin tinggi nilai kalor suatu bahan bakar maka kualitas bahan bakar tersebut akan semakin baik. Seperti pada penelitian Abdi dkk 2015, dengan sampel limbah sisa makanan dari kantin fakultas teknik universitas gajah mada memperlihatkan bahwa semakin tinggi suhu pirolisis maka nilai kalor suatu briket akan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi suhu akan semakin banyak kandungan air pada briket yang diuapkan. Penambahan residu plastik hasil pirolisis dapat meningkatkan nilai kalor briket rata-rata sebesar 3,86%. Nilai kalor maksimum briket yg diperoleh pada penelitian ini adalah 6762,1809 kalori/gram.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cahyono 2013, sampel berupa sampah organik (tanaman mahoni dan mangga) dimana hasil yang diperoleh yaitu sebesar 5.175,35 J/g. Hal ini disebabkan karena pada proses *fluidized bed* terjadi fluidisasi material yang berukuran sangat kecil di dalam reaktor dengan bantuan gas inert bertekanan tinggi, sehingga proses transfer panas bisa terjadi dengan sangat cepat, uap yang terbentuk juga semakin besar dan cepat terkondensasi sehingga produk bio-oil mempunyai nilai kalor lebih tinggi. Penjelasan diatas sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-Ruum/30: 41.

Allah swt berfirman dalam QS Ar-Ruum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:


Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Kementrian Agama RI: 2015).

Menurut Quraish shihab dalam tafsir Al-Mishbah bahwa Allah swt jelaskan tentang terjadinya dampak buruk pada diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut seperti kekeringan, pencemaran lingkungan, hilangnya rasa aman. Hal ini dilakukan oleh perbuatan tangan manusia yang durhaka sehingga Allah member sebagian hukuman atas perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa telah nampak kerusakan di darat dan di laut seperti kekeringan dan pencemaran lingkungan. Salah satu dampak dari perbuatan manusia yaitu pencemaran lingkungan seperti limbah serbuk gergaji kayu jati. Limbah serbuk gergaji kayu jati apabila di bakar akan mengakibatkan terjadinya emisi karbon di atmosfer.

5. Pengujian FTIR (*Fourier Transform Infra Red*)

FTIR merupakan salah satu instrument penting dalam mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa. Spektrum FTIR menunjukkan vibrasi ikatan-ikatan yang terdapat dalam senyawa. Analisis FTIR dilakukan pada bilangan gelombang 450-5000 cm^{-1} . Prinsip kerja FTIR ini adalah absorpsi cahaya oleh sampel jika radiasi infrared dikenakan pada sampel. Ketika cahaya dipancarkan maka cahaya akan dibagi oleh cermin pemfokus kemudian diteruskan pada sampel. Cahaya yang diteruskan kemudian difokuskan kembali dan kemudian diteruskan untuk diubah menjadi energi listrik dan ditangkap sebagai frekuensi. Pemrosesan data seperti FTIR adalah kemajuan hasil instrumen IR. Teknik ini memberikan informasi seperti struktur dan konfarmasional pada polimer, perubahan induk tekanan dan reaksi kimia. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.5 Spektrum hasil FTIR (*Fourier Transform Infra Red*) serbuk gergaji kayu jati.

Berdasarkan gambar 4.5 diatas dapat dilihat spektrum hasil FTIR serbuk kayu jati, spektrum yang dihasilkan dari proses pirolisis pada sampel 1 (waktu 110 menit) suhu 91 °C, sampel 2 (130 menit) 101 suhu °C, sampel 3 (150 menit) suhu 111 °C, sampel 4 sampai sampel 5 (190 menit) suhu 116 °C menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang yang berbeda-beda. Terdapat serapan yang lebar dengan intensitas yang kuat menunjukkan adanya gugus OH pada bilangan gelombang pada 3475 cm⁻¹. Hasil spektrum juga menunjukkan adanya serapan yang tajam dengan intensitas yang sedang pada bilangan gelombang 2400 cm⁻¹ yang diduga merupakan ikatan C-H. Pada bilangan gelombang 1620 cm⁻¹ terdapat serapan yang tajam yang diduga ikatan C=C. Berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil gugus fungsi limbah gergaji kayu jati menggunakan FTIR adalah adanya alkohol, hidrokarbon dan ikatan rangkap 2 atau cincin aromatik. Hal ini sesuai dengan

penelitian Roseno dkk (2015) spektra FTIR menunjukkan puncak-puncak serapan yang khas untuk bilangan gelombang 702 hingga 840 cm^{-1} , 1469 cm^{-1} , 2850 cm^{-1} dan 2920 cm^{-1} serta 3929 cm^{-1} puncak-puncak serapan yang berbeda ditunjukkan oleh spektra FTIR. Sementara itu, puncak serapan dengan kemiripan yang tinggi ditunjukkan oleh spektra FTIR serapan pada bilangan gelombang 702 hingga 840 cm^{-1} , 1469 cm^{-1} , 2850 dan 2920 cm^{-1} merupakan serapan khas untuk gugul alifatik yang berasal dari senyawa alkana. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nurhasi (2015) yang menunjukkan spektra FTIR menggunakan sampel jerami padi pada gelombang 3317 cm^{-1} yang menunjukkan adanya gugus OH. Pada bilangan gelombang 2800 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus CH, pada bilangan gelombang 1470 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus CH_2 , pada bilangan gelombang 1041 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus C=O.

Hasil penentuan keseluruhan dari nilai bobot jenis, viskositas dan nilai kalor biodiesel dari proses pirolisis limbah gergaji kayu jati dengan berat sampel 1, pada pembakaran yang pertama yaitu 140 mL, pembakaran ke 2 yaitu 160 mL, pembakaran ke 3 yaitu 200 mL, pembakaran ke 4 yaitu 210 mL dan pembakaran terakhir yaitu 385 mL. Dari hasil yang di peroleh dapat disimpulkan bahwa semakin lama pembakaran dan semakin tinggi suhu maka hasil yang di peroleh akan semakin bertambah pula. Setelah dilakukan uji bobot jenis sampel I diperoleh yaitu 1,0019 g/cm^3 , sampel II 1,0026, sampel III yaitu 1,0029 sedangkan sampel IV yaitu 1,0018 dan sampel V memiliki bobot jenis yaitu 1,0009 g/cm^3 . Sedangkan untuk nilai viskositasnya yaitu sampel I yaitu 1,109 poise, sampel II yaitu 1,118 poise, sampel III yaitu 1,134 poise, sampel IV yaitu 1,005 poise dan untuk sampel V yaitu 1,004 poise. Sedangkan nilai kalor sampel I yaitu 762.88 cal/g, sampel II yaitu 852.41 cal/g,

sampel III yaitu 423.98 cal/g, sampel IV yaitu 280.26 cal/g dan sampel V yaitu 182.09 cal/g.

Nilai kalor yang diperoleh dibandingkan nilainya dengan standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar minyak jenis minyak bakar yang dipasarkan di dalam negeri (Dept. ESDM RI, 2006), untuk memenuhi standar nilai kalor bahan bakar harus di atas 42.87 J/g. Jadi asap cair yang di hasilkan layak untuk di jadikan bahan bakar alternatif.

Hasil uji FTIR menunjukkan adanya serapan yang lebar dengan intensitas yang kuat menunjukkan adanya gugus OH pada bilangan gelombang pada 3475 cm^{-1} . Hasil spektrum juga menunjukkan adanya serapan yang tajam dengan intensitas yang sedang pada bilangan gelombang 2400 cm^{-1} yang diduga merupakan ikatan C-H. Pada bilangan gelombang 1620 cm^{-1} terdapat serapan yang tajam yang diduga ikatan C=C. berdasarkan hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa hasil gugus fungsi limbah gergaji kayu jati menggunakan FTIR adalah adanya alkohol, hidrokarbon dan ikatan rangkap 2 atau cincin aromatik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Semakin tinggi suhu pirolisis maka kualitas bahan bakar semakin baik. Kuantitas dari serbuk kayu jati yaitu bobot jenis tertinggi pada sampel 3 yaitu $1,0029 \text{ gr/cm}^3$. Nilai viskositas tertinggi yaitu pada sampel 3 yaitu 1,5913 Poise, nilai kalor tertinggi yaitu pada sampel 2 yaitu 852,4115 cal/g. Nilai bobot jenis terendah yaitu 1,009, nilai viskositas terendah yaitu 1,049 dan nilai kalor terendah adalah 182.09.
2. Karakteristik pada uji FTIR terdapat gugus OH pada daerah 3475 cm^{-1} , ikatan C-H pada bilangan gelombang 2400 cm^{-1} dan gugus C=O di daerah $1820-1600 \text{ cm}^{-1}$.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan yaitu untuk menganalisis komponen kimia lainnya pada asap cair dari serbuk gergaji kayu jati dan melakukan proses pirolisis dengan temperatur dan lama pirolisis yang lebih tinggi lagi serta serbuk gergaji kayu jati yang lebih banyak.


DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, dkk, *Kimia Analitik*. Makassar: Alauddin Press, 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahan. Kementerian Agama RI. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2015.
- Bahri, Saputra. "Bio-Oil Dari Limbah Padat Sawit Dengan Metode Pirolisis" *Jurnal Natural Indonesia* 3, no. 65 (2009), h. 124-125.
- Batma, Mariati. "Transformasi si Bojag (Bonggol Jagung) menjadi Bioetanol sebagai Alternatif Bahan Bakar Tebarukan yang Lebih Ramah Lingkungan". *Jurnal*, (2004): h. 2-3.
- Chadijah, Sitti, *Pemisahan Kimia*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Coniwanti, Andrio dan Setiawan "Pengaruh Komposisi Pembuatan Biobriket Dari Campuran Kulit Kacang Dan Serbuk Gergaji Terhadap Nilai Pembakaran" *Jurnal Teknik Kimia* 18, no. 2(2012) h. 9.
- Firdausi, Sirojudin dan Anam, "Analisis Gugus Fungsi Pada Sampel Uji, Bensin Dan Spiritus Menggunakan Metode Spektroskopi Ftir" *Jurnal Mipa* 10, no. 1 (2007) h. 79-85.
- Hengky, Dewi dan Rista, "Pembuatan Asap Cair Dari Limbah SerbukGergajian Kayu Meranti SebagaiPenghilang Bau Lateks" *Jurnal Teknik Kimia* 16, no. 1, (2009) h. 32.
- Isworo, Suciyati dan Warsiti, "Analisis Gugus Fungsi Pada Sampel Uji, Bensin Dan Spiritus Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR" *Jurnal Mipa* 10. no.1(2007)h. 79.
- Jamilatun, Sitti, "Sifat-Sifat Penyalaan dan Pembakaran Briket Biomassa Briket Batubara dan Arang Kayu" *Jurnal Rekayasa* 2, no. 2 (2008) h. 37.
- Juliastuti, Rizka, "Pembuatan Stirena Dari Limbah Plastik Dengan Metode Pirolisis" *Jurnal Teknik Pomits* 2, no.1, (2013) h. 1-3.
- Kurniawan, Dkk, "Pengaruh Suhu Dan Perbandingan Katalis Zeolit Terhadap Karakteristik Produk Pirolisis Kayu Jati (*Tectona Grandist Lf*)" *Jurnal Teknik Kimia* (2014) h. 217-218.

- Kusumaningrum dan Yudanto, "Pembuatan Briket Bioarang Dari ArangSerbuk Gergaji Kayu Jati" *Jurnal Kimia Universitas Diponegoro* (2015) h. 1-2.
- Malik, Usman "Alternatif Pemanfaatan Limbah Industri Pengolahan Kayu Sebagai Arang Briket" *Jurnal Aptek* 5. no. 1 (2013) h. 64.
- Maskuro, Aini, "Deskripsi Tumbuhan Jati Dan Peranannya Dalam Kehidupan Sehari-hari" *Jurnal Mipa* (2012) h 5
- Masruroh, Widodo dan Silviyah, " Penggunaan Metode FTIR untuk Mengidentifikasi Gugus fungsi pada Proses Pembaluran Penderita Mioma" *Jurnal Fisika* (2012) h. 1-3.
- Mulyono, Dkk, "Pengaruh Waktu dan Kecepatan Pengadukan Pada Distilasi Asap Cair Hasil Pirolisis Limbah Gergaji Kayu Jati" *Jurnal Teknik Kimia* (2015) h. 77-78.
- Ningsih, Silvia "Pembuatan Asap Cair dari Sekam Padi Dengan Proses Pirolisa Untuk Menghasilkan Insektisida Organik" *Skripsi*. Padang: Fakultas Teknologi Pertanian, (2011).
- Novendra, Yanu, "Karakteristik Biometrik Pohon Jati(*Tectona Grandis* L.F.)" *Skripsi*. Bogor: Fakultas Kehutanan, (2008)
- Nugraha, Fatimah, "Identifikasi Hasil Pirolisis Serbuk Kayu Jati Menggunakan *Principal Componencnt Analysis*" *Jurnal Ilmu Dasar* 6. no 1 (2005) h. 41-44.
- Rahayu, Priadi dan Wahyudi "Karakteristik Dan Sifat-Sifat Dasar Kayu Jati Unggul Umur 4 Dan 5 Tahun Asal Jawa Barat" *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 19 no. 1 (2014) h. 50.
- Rahmi, Fona dan Fahrani, "Peningkatan Kualitas Asap Cair dengan Destilasi" *Jurnal Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe* 7. no 14 (2009) h. 1-2.
- Rasydta, Prima, "Penggunaan Asap Cair Tempurung Kelapa dalam Pengawetan Ikan Bandeng" *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, (2013).
- Salamah, Jamilatun, "Peningkatan Kualitas Asap Cair Dengan Menggunakan Arang Aktif Sntt Fgdt 2015" *Simposium Nasional Teknologi Terapan (Sntt)*3 (2015) h 24.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Volume 12*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.


- Sugiarso, Dkk, "Rancangan Bangunan Konvensi Air Laut Menjadi Air Minum dengan Proses Destilasi Sederhana Menggunakan Pemanasan Elektrik" *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, (2013) h. 1-3.
- Sunarto, Prtiwi dan Sunarsih, "Pengaruh Suhu, Waktu Dan Kadar Air Pada Pembuatan Asap Cair Dari Limbah Padat Pati Aren(Studi Kasus Pada Sentra Industri Sohun Dukuh Bendo, Daleman,Tulung, Klaten)" *Prosiding Seminar Nasional A Aplikasi Sains & Teknologi (Snast) Periode 3* (2012)h. 290.
- Surono,Budi, Untoro, Peningkatan Kualitas Pembakaran Biomassa Limbah TongkolJagung sebagai Bahan Bakar Alternatif dengan ProsesKarbonisasi dan Pembriketan" *Jurnal Rekayasa Proses*4, No. 1, (2010) h. 14.
- Suwargo, Wiseno dan Ridwan, "Pembuatan Dan Pengujian Viskometer Tabung" (2012) h. 1.
- Tampubulon, Agustinus, "Kajian Kebijakan Energi Biomassa Kayu Bakar" *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*5, no. 1 (2008) h. 34
- Wulandari, Indriani, Feni, "Pengaruh Penambahan Serbuk Gergaji Kayu Jati pada Paduan Tanah Liat dan Abu Sampah terhadap Kualitas Batu Bata Merah di Kabupaten Kerang Anyer" *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam (2011).
- Yusuf, "Teknologi Pembuatan Asap Cair DariI Tempurung Kelapa Sebagai Pengawet Makanan" *Jurnal Sains dan Inovasi* 7 no. 1, (2011) h. 55

Lampiran I: Skema Penelitian



Lampiran 2: Skema Prosedur Kerja

1. Preparasi Sampel



2. Pembuatan Bahan Bakar

Serbuk kayu jati

- 0,5 kg serbuk gergaji kayu jati dipirolisis
- Asap yang dihasilkan akan terkondensasi membentuk asap cair.
- Asap cair dari proses pirolisis selanjutnya diuji
- Variabel yang digunakan yaitu variasi waktu (110, 130, 150, 170, dan 190menit).

Hasil

3. Penentuan Berat Jenis

Destilat

Piknometer ditimbang dengan volume tertentu dalam keadaan kosong.

Selanjutnya piknometer diisi penuh dengan air dan ditimbang sehingga kerapatan air dapat ditetapkan.

Dengan cara yang sama, piknometer dikosongkan dan diisi penuh dengan sampel, ditimbang sehingga kerapatan sampel dapat ditetapkan.

Bobot jenis dilakukan pada suhu kamar

Hasil


4. Bagan penentuan viskositas

Sampel


- Viskometer diisi melalui pipa sebelah kanan, usahakan jangan sampai melewati tanda B
- Memasukan viskometer kedalam air kemudian memanaskan menggunakan penangas.
- Mengukur suhu sampel
- Membiarkan zat cair mengalir melalui pipa kapiler kembali ke B dan kemudian mencatat waktu yang dibutuhkan zat cair mengalir dari A ke B

Hasil

5. Bagan penentuan nilai kalor



6. Bagan Uji FTIR



LAMPIRAN 3: Analisis Data

I. Penentuan Viskositas (sampel 1) variasi waktu 110 menit

Diketahui :

$$t_{aq} : 01,34 \text{ sekon}$$

$$t_{\text{sampel}} : 01,30 \text{ sekon}$$

$$T : 40^{\circ}\text{C} (1,009 \text{ P})$$

$$\rho_{\text{air}} : 0,9970 \text{ gram/cm}^3$$

$$\rho_{\text{sampel}} : 1,3521 \text{ gram/cm}^3$$

$$M_{\text{sampel}} = \frac{M_{\text{air}} P}{M_2} = \frac{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}}{\rho_{\text{bio}} \times t_{\text{bio}}}$$

$$M_{\text{sampel}} = \frac{1,009 \text{ P}}{M_2} = \frac{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,30 \text{ sekon}}{1,35212 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,34 \text{ sekon}}$$

$$M_2 = \frac{1,009 \text{ P} \times 1,35212 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,34 \text{ sekon}}{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,30 \text{ sekon}}$$

$$= \frac{1,8281 \text{ P}}{1,2961}$$

$$= 14104,6215 \text{ P}$$

II. Penentuan Viskositas (sampel 1I) variasi waktu 130 menit

Diketahui :

$$t_{aq} : 01,37 \text{ sekon}$$

t_{sampel} : 01,46 sekon
 T : 40°C (1,009 P)
 ρ_{air} : 0,9970gram/cm³
 ρ_{sampel} : 10026,2342gram/cm³

$$M_{\text{sampel}} = \frac{M_{\text{air P}}}{M_2} = \frac{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}}{\rho_{\text{bio}} \times t_{\text{bio}}}$$

$$M_{\text{sampel}} = \frac{1,009 \text{ P}}{M_2} = \frac{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,37 \text{ sekon}}{10026,2342 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,46 \text{ sekon}}$$

$$M_2 = \frac{1,009 \text{ P} \times 10026,2342 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,46 \text{ sekon}}{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,37 \text{ sekon}}$$

$$= \frac{14770,0466 \text{ P}}{1,3659}$$

$$= 10813,4172 \text{ P}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

III. Penentuan Viskositas (sampel 1II) variasi waktu 150 menit

Diketahui :

t_{aq} : 01,46 sekon

t_{sampel} : 01,45 sekon

T : 40°C (1,009 P)

ρ_{air} : 0,9970gram/cm³

ρ_{sampel} : 1,0008287gram/cm³

$$M_{\text{sampel}} = \frac{M_{\text{air P}}}{M_2} = \frac{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}}{\rho_{\text{bio}} \times t_{\text{bio}}}$$

$$M_{\text{sampel}} = \frac{1,009 \text{ P}}{M_2} = \frac{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,46 \text{ sekon}}{1,0008287 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,45 \text{ sekon}}$$

$$M_2 = \frac{1,009 \text{ P} \times 1,0008287 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,45 \text{ sekon}}{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,46 \text{ sekon}}$$

$$= \frac{1,4642 \text{ P}}{1,4556}$$

$$= 2,1312 \text{ P}$$

IV. Penentuan Viskositas (sampel 1V) variasi waktu 170 menit

Diketahui :

t_{aq} : 01,34 sekon

t_{sampel} : 01,40 sekon

T : 40°C (1,009 P)

ρ_{air} : 0,9970 gram/cm³

ρ_{sampel} : 1,00172 gram/cm³

$$M_{\text{sampel}} = \frac{M_{\text{air P}}}{M_2} = \frac{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}}{\rho_{\text{bio}} \times t_{\text{bio}}}$$

$$M_{\text{sampel}} = \frac{1,009 \text{ P}}{M_2} = \frac{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,34 \text{ sekon}}{1,00172 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,40 \text{ sekon}}$$

$$M_2 = \frac{1,009 \text{ P} \times 1,00172 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,40 \text{ sekon}}{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,34 \text{ sekon}}$$

$$= \frac{1,4150 \text{ P}}{1,3360}$$

$$= 1,89044 \text{ P}$$

V. Penentuan Viskositas (sampel V) variasi waktu 190 menit

Diketahui :

t_{aq} : 01,37 sekon

t_{sampel} : 01,40 sekon

T : 40°C (1,009 P)

ρ_{air} : 0,9970 gram/cm³

ρ_{sampel} : 1,001925 gram/cm³

$$M_{\text{sampel}} = \frac{M_{\text{air}} P}{M_2} = \frac{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}}{\rho_{\text{bio}} \times t_{\text{bio}}}$$

$$M_{\text{sampel}} = \frac{1,009 \text{ P}}{M_2} = \frac{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,37 \text{ sekon}}{1,001925 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,40 \text{ sekon}}$$

$$M_2 = \frac{1,009 \text{ P} \times 1,0019252 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,40 \text{ sekon}}{0,9970 \frac{\text{gr}}{\text{cms}} \times 01,37 \text{ sekon}}$$

$$= \frac{1,4153 \text{ P}}{1,3359}$$

$$= 1,9331 \text{ P}$$

I. Penentuan Massa jenis (sampel 1) variasi waktu 110 menit

Diketahui :

- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + Air : 25,2573 gram
- Bobot Aquadest : 25,2573 gram – 15,4741 gram
: 9,7823 gram
- Suhu 25°C (0,997044 gram/cm³)
- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + S.1 : 25,3156 gram
- Bobot Sampel I : 25,3156 gram – 15,4741 gram
: 9,8415 gram

$$Sgt = \frac{\text{Bobot campuran}}{\text{Bobot aquadest}}$$

$$= \frac{9,8415 \text{ gram}}{9,7823 \text{ gram}}$$

$$= 1,0059$$

$$p = m \times d$$

$$= 1,0059 \times 0,9970 \text{ gram/cm}^3$$

$$= 1,00292 \text{ gram/cm}^3$$

2. Penentuan Massa jenis (sampel 1I) variasi waktu 130 menit

Diketahui :

- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + Air : 25,2573 gram
- Bobot Aquadest : 25,2573 gram – 15,4741 gram
: 9,7823 gram

- Suhu 25°C (0,997044 gram/cm³)
- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + S.1 : 25,3121 gram
- Bobot Sampel I : 25,3121 gram – 15,4741 gram
- : 9,838 gram

$$\text{Sgt} = \frac{\text{Bobot campuran}}{\text{Bobot aquadest}}$$

$$= \frac{9,838 \text{ gram}}{9,7832 \text{ gram}}$$

$$= 1,0056$$

$$p = m \times d$$

$$= 1,0056 \times 0,9970 \text{ gram/cm}^3$$

$$= 10026,2342 \text{ gram/cm}^3$$

3. Penentuan Massa jenis (sampel III) variasi waktu 150 menit

Diketahui :

- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + Air : 25,2573 gram
- Bobot Aquadest : 25,2573 gram – 15,4741 gram
: 9,7823 gram
- Suhu 25°C (0,997044 gram/cm³)
- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + S.1 : 25,2953 gram
- Bobot Sampel I : 25,2953 gram – 15,4741 gram
- : 9,8212 gram

$$Sgt = \frac{\text{Bobot campuran}}{\text{Bobot aquadest}}$$

$$= \frac{9,8212 \text{ gram}}{9,7832 \text{ gram}}$$

$$= 1,0038$$

$$p = m \times d$$

$$= 1,0038 \times 0,9970 \text{ gram/cm}^3$$

$$= 1,0008287 \text{ gram/cm}^3$$

4. Penentuan Massa jenis (sampel 1V) variasi waktu 170 menit

Diketahui :

- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + Air : 25,2573 gram
- Bobot Aquadest : 25,2573 gram – 15,4741 gram
: 9,7823 gram
- Suhu 25°C (0,997044 gram/cm³)
- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + S.1 : 25,3041 gram
- Bobot Sampel I : 25,3041 gram – 15,4741 gram
: 9,83 gram

$$Sgt = \frac{\text{Bobot campuran}}{\text{Bobot aquadest}}$$

$$= \frac{9,83 \text{ gram}}{9,7832 \text{ gram}}$$

$$= 1,0047$$

$$p = m \times d$$

$$= 1,0047 \times 0,9970 \text{ gram/cm}^3$$

$$= 1,00172 \text{ gram/cm}^3$$

5. Penentuan Massa jenis (sampel 1I) variasi waktu 130 menit

Diketahui :

- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + Air : 25,2573 gram
- Bobot Aquadest : 25,2573 gram – 15,4741 gram
: 9,7823 gram
- Suhu 25°C (0,997044 gram/cm³)
- Bobot pikno kosong : 15,4741 gram
- Bobot pikno kosong + S.1 : 25,3055 gram
- Bobot Sampel I : 25,3055 gram – 15,4741 gram
- : 9,8314 gram

$$\text{Sgt} = \frac{\text{Bobot campuran}}{\text{Bobot aquadest}}$$

$$= \frac{9,8314 \text{ gram}}{9,7832 \text{ gram}}$$

$$= 1,0049$$

$$p = m \times d$$

$$= 1,0049 \times 0,9970 \text{ gram/cm}^3$$

$$= 1,001925 \text{ gram/cm}^3$$

Penentuan Nilai Kalor

No	sampel	Nilai kalor (Cal/gr)
1.	Sampel I	852,4115
2.	Sampel II	762,8886
3.	Sampel III	423,9814
4.	Sampel IV	280,2660
5.	Sampel V	98,8220

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian

1. Pengambilan Sampel



2. Pengeringan Sampel



3. Penyaringan Sampel



4. Membersihkan alat




5. Rangkaian alat pirolisis



6. Proses penimbangan sampel



7. Proses pembakaran



8. Asap cair yang dihasilkan



9. Pengukuran hasil asap cair




10. Uji viskositas



11. Uji pikonometer



12. Uji FTIR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IKE RABIATUL MUTMAINNAH di lahir di Parado, kampung Rato, pada 12 September 1995, dan merupakan anak kedua dari pasangan Ahmad M. Kasim dan Nurbayah H. Qurays H. Sarjan. Tumbuh besar dari lingkungan keluarga yang sederhana. Pendidikan penulis dimulai pada tahun 2001

di Madrasah Ibtidiah Iyah (MIN) Parado dan menyelesaikannya pada tahun 2007, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Parado dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 Parado dan selesai pada tahun 2013. Setelah melewati pendidikan menengah, pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi pada Jurusan Ilmu Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Kini dengan penuh perjuangan, kerja keras dan proses pembelajaran yang tiada henti, akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu) dengan gelar S.Si di Jurusan Kimia, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.