

**PEMBUATAN PASTA GIGI HERBAL BERBAHAN DASAR
KALSIUM KARBONAT (CaCO_3) DARI CANGKANG
KERANG MUTIARA (*Pinctada maxima*)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

PUTRI WULAN UTARI
NIM: 60500111056

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Wulan Utari
NIM : 60500111056
Tempat/Tanggal Lahir: Dili, 21 Agustus 1994
Jurusan/Prodi : Kimia
Alamat : Jl. Tidung 9 No. 19 B
Judul : pembuatan pasta gigi herbal berbahan dasar kalsium karbonat
(CaCO₃) dari cangkang kerang mutiara (*Pinctada maksima*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, Agustus 2018

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Putri Wulan Utari
NIM: 60500111056

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pembuatan Pasta Gigi Herbal Berbahan Dasar Kalsium Karbonat (CaCO_3) dari Cangkang Kerang Mutiara (*Pinctada maxima*)” yang disusun oleh Putri Wulan Utari, NIM: 60500111056, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dan Ilmu kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata- Gowa, 29 Agustus 2018
17 Dzulhijjah 1439H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T
Sekertaris : Dra. St. Chadijah, M.Si
Munaqisy I : Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si
Munaqisy II : Aisyah, S.Si., M.Si
Munaqisy III : Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag
Pembimbing I : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D
Pembimbing II : Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd

(.....) ✓
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah swt atas berkat, rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Pembuatan Pasta Gigi Herbal Berbahan Dasar Kalsium Karbonat (CaCO_3) dari Cangkang Kerang Mutiara (*Pinctada maxima*)**”, ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, walaupun dalam konteks yang masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi teladan Muhammad Saw sebagai uswatunhasanah warahmatanlil’alamin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan skripsi ini. Untuk itu, iringandoa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Muh. Basri Dalle dan ibunda Dahlia serta saudara kandung saya terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat, memberikan doa dan restunya, serta dukungan material dan spiritual kepada penulis dalam menjalani perkuliahan hingga saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph. D selaku ketua Jurusan Kimia dan pembimbing I Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna, S.Si., M.Si., sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar.
5. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si, bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M,Si dan Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini
6. Ibu Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd selaku Dosen pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membekali ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
8. Para Laboran Jurusan Kimia Alauddin IP, S.Si., M. Si, Ismawanti, S.Si, Ahmad Yani, S.Si, Fitria Azis, S.Si, S.Pd, Nuraini, S.Si dan Andi Nurahma, S.Si terima kasih atas bimbingannya selama ini.
9. Terima kasih kepada suami Juandi, S. Kom yang telah memberi support dan materi.
10. Teman-teman angkatan 2011 yang selalu memberikan support dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, agar kiranya mendapatkan imbalan dari Allah SWT.Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT.Amin ya Rabbal Alamin.


Putri Wulan Utari
NIM: 60500111056

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
DAFTAR ISI	vi-viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii-xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-26
A. Pasta Gigi Herbal	6-7
B. Kerang Mutiara (<i>Pinctada maxima</i>)	8-12
C. Kalsium Karbonat (CaCO ₃).....	12-13
D. Baking soda.....	14-15
E. Gliserin.....	15-17
F. Kayu Siwak (<i>Salvadora persica</i>).....	17-20
G. Jeruk Nipis	21-22

H. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	22-26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27-32
A. Waktu dan Tempat	27
B. Alat dan Bahan.....	27
1. Alat	27
2. Bahan	27
C. Prosedur Kerja.....	28-32
1. Pembuatan Kalsium Karbonat dari Cangkang Kerang Mutiara (<i>Pinctada</i> <i>maksima</i>).....	28
2. Penentuan Kadar Kalsium dengan Menggunakan SSA.....	28
3. Pembuatan Serbuk Kayu Siwak	29
4. Pembuatan Larutan Jeruk Nipis	29
5. Pembuatan Pasta Komposit Berbahan Dasar Serbuk Cangkang Kerang Mutiara (<i>Pinctada maksima</i>)	30
6. Pembuatan Pasta Gigi Herbal	30
7. Analisis Pasta Gigi Herbal	31-32
a. Pengukuran pH.....	31
b. Uji Viskositas	31
c. Analisis Mikrobiologi Daya Antibakteri Dengan metode pencadangan sumur	31-32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33-42
A. Hasil penelitian	33-36
B. Pembahasan.....	36-42

BAB VPENUTUP	43
A. Kesimpulan.....	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	44-46
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47-48
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Syarat Mutu Pasta Gigi.....	7
Tabel 2.2 Kandungan cangkang Kerang	12
Tabel 4.1 Kadar Kalsium Karbonat Pada Cangkang Kerang Mutiara (<i>Pinctada Moksima</i>)	33
Tabel 4.2 Data Hasil Uji pH Pada Pasta gigi Herbal dengan Variasi Kalsium Karbonat (CaCO ₃) dan variasi Kayu Siwak	34
Tabel 4.3 Data Hasil Uji Kekentalan Pada Pasta gigi Herbal dengan Variasi Kalsium Karbonat (CaCO ₃) dan variasi Kayu Siwak.....	35
Tabel 4.4 Hasil Uji Mikrobiologi Daya Hambat Bakteri <i>Streptococcus mutan</i> Terhadap Pasta Gigi Herbal.....	36

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pasta Gigi Herbal Komersial	7
Gambar 2.2 Cangkang Kerang mutiara (<i>Pinctada maxima</i>)	10
Gambar 2.3 Kalsium Karbonat (CaCO_3)	12
Gambar 2.4 Baking Soda.....	13
Gambar 2.5 Kayu Siwak (<i>Salvadora Persica</i>)	17
Gambar 2.6 Jeruk Nipis (<i>Citrus aurantifolia</i> , Swingle)	20
Gambar 2.7 Rangkaian Alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA).....	23
Gambar 2.8 Skema Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Skema Umum Penelitian.....	47
Lampiran 2 Pembuatan Larutan Induk Kalsium (Ca) dan Larutan Standar kalsium (Ca)	48-49
Lampiran 3 penentuan nilai slope, intersep, persamaan garis lurus, konsentrasi dan nilai regresi pada kalsium(Ca)	50-52
Lampiran 4 Perhitungan konsentrasi kalsium (Ca) pada cangkang kerang mutiara.....	53-54
Lampiran 5 Tabel hasil uji mikrobiologi antibakteri.....	55-56
Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian.....	57-58

ABSTRAK

Nama :Putri Wulan Utari

NIM :60500111056

Judul: Pembuatan Pasta Gigi Herbal Berbahan Dasar Kalsium Karbonat (CaCO₃) dari Cangkang Kerang Mutiara (*Pinctada maxima*)

Cangkang kerang mutiara (*Pinctada maxima*) merupakan limbah perusahaan tambang mutiara. Cangkang mutiara mengandung kalsium karbonat (CaCO₃) yang merupakan bahan dasar dalam pembuatan pasta gigi herbal. Kayu siwak (*Salvadora Persica*) dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bahan alami yang dapat memutihkan gigi dan tidak memiliki efek samping. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kadar kalsium (Ca) dari cangkang kerang mutiara dan menentukan berat optimum kayu siwak serta berat optimum kalsium karbonat (CaCO₃) untuk pembuatan pasta gigi herbal. Pada penelitian ini yang akan ditentukan adalah kadar kalsium menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (AAS), pH, viscometer dan mikrobiologi antibakteri. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu kadar kalsium yang terdapat pada cangkang kerang mutiara sebesar 2.3%. Kadar pH optimum yang diperoleh 10.5. Viskositas optimum yang diperoleh 36451.5 cps. Daya hambat antibakteri pada *Streptococcus mutan* yaitu sebesar 31.73 mm. Berat optimum kayu siwak dalam pembuatan pasta gigi herbal yaitu 0.75 gram dan berat optimum kalsium karbonat (CaCO₃) dalam pembuatan pasta gigi herbal yaitu 15 gram

Kata Kunci: Cangkang Kerang Mutiara (*Pinctada mJaksima*), Kalsium Karbonat (CaCO₃), Kayu Siwak (*Salvadora Persica*), Pasta Gigi Herbal, Spektrofotometer Serapan Atom (AAS).

ABSTRACT

Name : Putri Wulan Utari

NIM : 60500111056

**Title : Making Calcium Carbonate (CaCO₃)-Based Herbal Toothpaste From
Pearl Shells (*Pinctada maksima*)**

Pearl shells (*Pinctada maksima*) are a waste of preal mining companies. Pearl shell contains calcium carbonate (CaCO₃) which is the basic ingredient in making herbal toothpaste. Siwak wood (*Salvadora Persica*) is used by the community as a natural ingredient for whitening teeth and has no side effects. This study aims to determine calcium (Ca) levels from pearl shell and determine the optimum weight of wood siwak and calcium carbonate (CaCO₃) for making herbal toothpaste. This study, what will be determined is calcium levels using atomic absorption spectrophotometer, pH, viscometer and antibacterial microbiology. The result obtained in this study are the levels of calcium contained in pearl shells of 2.3%. optimum pH level obtained 10.5. the optimum viscosity obtained is 36451.5 cps. Antibacterial inhibitory effect on mutant streptococcus is 31.73 mm. the optimum weight of siwak wood in making herbal toothpaste is 0.75 grams and the optimum weight of calcium carbonate (CaCO₃) in manufacture of herbal toothpaste is 15 grams.

Keywords: Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), Calcium Carbonate (CaCO₃), Herbal Toothpaste, Pear shell (*Pinctada maksima*), and Siwak Wood (*Salvadora Persica*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan gigi dan mulut merupakan bagian dari kesehatan tubuh secara keseluruhan dan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan tubuh secara umum. Kesehatan gigi dan mulut dapat mempengaruhi kualitas kehidupan, termasuk fungsi bicara, pengunyahan dan rasa percaya diri. Kesehatan gigi dan mulut yang bermasalah akan berdampak pada kinerja seseorang. Masalah kesehatan gigi yang paling banyak dijumpai adalah penyakit periodontal (infeksi bakteri kronis pada gigi dan gusi) dan karies gigi yang disebabkan oleh keadaan kesehatan gigi dan mulut yang buruk.¹

Salah satu cara untuk mencegah terjadinya masalah kesehatan gigi dan mulut adalah dengan menyikat gigi. Menyikat gigi menggunakan pasta gigi dapat membantu mencegah terjadinya penyakit gigi dan mulut serta membuat gigi tetap kuat.² Pasta gigi yang digunakan pada saat menyikat gigi juga berfungsi untuk mengurangi pembentukan plak, memperkuat gigi terhadap karies, membersihkan dan memoles permukaan gigi, menghilangkan atau mengurangi bau mulut, memberikan rasa segar pada mulut serta memelihara kesehatan gigi. Menyikat gigi menggunakan pasta gigi dianjurkan dua kali sehari yaitu sesudah makan dan sebelum tidur.³

¹Nurin Aisyiyah Listyasari, “Pengaruh Pasta Gigi Dengan Kandungan Propolis Terhadap Pembentukan Plak Gigi”, karya tulis ilmiah (Semarang: Program Pendidikan Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro, 2012), hal. 1

²Nurin Aisyiyah Listyasari, “Pengaruh Pasta Gigi Dengan Kandungan Propolis Terhadap Pembentukan Plak Gigi”, hal. 1.

³Endang Triwahyuni Maharani dan Wikanastris Hersoelistyorini, “Analisis Kadar Detergen Anionik Pada Sediaan Pasta Gigi Anak” *Jurnal Kesehatan* 2 no. 2 (2009), hal. 2.

Menjaga kebersihan diri menurut agama Islam sangatlah penting, sehingga orang-orang yang membersihkan dirinya akan memperoleh nikmat dari Allah sebagaimana firmanNya dalam QS Al-Baqarah/2 : 222 yang berbunyi :

تُوهُرٌ ۖ نَظَّهْرُنَ فَإِذَا يَطَّهَّرْنَ حَتَّى تَقْرُبُوهُنَّ وَلَا الْمَحِيضُ فِي السَّاءِ فَأَعْتَرَلُوا أَدَى هُوَ قُلُوبُ الْمَحِيضِ عَنِ وَبَسَطُوا نَكَتَهُ
 ﴿٢٢٢﴾ الْمُتَطَهِّرِينَ وَحُبُّ التَّوْبَةِ حُبُّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ أَمْرُكُمْ حَيْثُمِنْ فَأُ

Terjemahannya :

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Ayat diatas ditutup dengan firman-Nya : sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai juga orang-orang yang bersungguh-sungguh menyucikan diri. Bertaubat adalah menyucikan diri dari kotoran batin, sedangkan menyucikan diri dari kotoran lahir adalah mandi atau berwudhu'.Demikianlah penyucian jasmani dan rohani digabung oleh penutup ayat ini.⁴

Saat ini pasta gigi yang beredar di pasaran banyak menggunakan fluor sebagai unsur yang digunakan untuk memperkuat gigi dan menjadikan gigi lebih putih. Namun fluor tidak dapat membunuh bakteri gigi secara efektif, terbentuknya flek putih pada email dan jika kadarnya berlebihan dapat menyebabkan gigi menjadi rapuh. Selain itu flour masih diimpor dari luar negeri dengan harga yang relatif mahal.

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hal. 480

Oleh sebab itu, salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan bahan herbal sebagai bahan alternatif dalam pembuatan pasta gigi yang tidak berbahaya dan dapat memutihkan gigi.⁵

Pasta gigi herbal dapat dibuat dari berbagai bahan penyusun yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Penyusun utamanya adalah kalsium karbonat (CaCO_3) yang merupakan bahan dasar pembuatan pasta gigi. Sumber CaCO_3 dapat diperoleh dari beberapa bahan seperti : cangkang kepiting 40%, cangkang telur 92,5%, cangkang udang 45% dan cangkang kerang hijau 98%. Dalam pasta gigi juga ditambahkan gliserin yang berfungsi sebagai pelembab yang menghindarkan dari sifat kering dan keras pada pasta gigi. Selain itu, gliserin juga berfungsi sebagai pemberi rasa manis pada pasta gigi.⁶ Sedangkan bahan herbal yang umum ditambahkan dan dianjurkan dalam agama Islam adalah kayu siwak. Kayu siwak mengandung bahan pemutih yang tidak berbahaya dan dapat memutihkan gigi dengan cepat tanpa merusak permukaan gigi. Disamping itu, kayu siwak mudah diperoleh dan harganya relatif murah.⁷

Pasta gigi herbal memiliki zona hambat terhadap bakteri dan plak yang lebih besar bila dibandingkan pasta gigi non-herbal yang mengandung flouride. Hal ini disebabkan pasta gigi herbal memiliki kandungan tambahan berupa bahan herbal

⁵Yannita Dwi Bayuarti, Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) Sebagai Antibakteri", skripsi (Bogor: fakultas teknologi pertanian, institut pertanian bogor, 2006), hal. 15.

⁶Jackson, E. B., *Sugar Convectionery manufacture*, 2nd Ed. (Cambridge : Cambridge University Press, 1995), h. 13-16

⁷Fahmi Fauzi "Perbedaan Daya Antibakteri Pasta Gigi Herbal Dan Pasta Gigi Non-Herbal Terhadap Pertumbuhan *Streptococcus Mutans* Secara *In Vitro*", jurnal ilmiah (Surakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2014, hal.5.

pilihan yang berfungsi sebagai daya antibakteri.⁸ Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk membuat pasta gigi herbal dengan menggunakan cangkang kerang mutiara (*Pinctadamaksima*) sebagai bahan dasar kalsium karbonat (CaCO_3). Cangkang kerang mutiara yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tambang mutiara yang bersal dari Kalabahi, Nusa Tenggara Timur (NTT). Cangkang kerang mutiara (*Pinctada maxima*) tersebut merupakan sisa dari olahan tambang mutiara yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, sehingga menimbulkan lingkungan menjadi kotor atau tercemar. Selain itu pada penelitian ini menggunakan gliserin sebagai pelembut, kayu siwak dan jeruk nipis sebagai pemutih dan antibakteri.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Berapa kadar kalsium yang terkandung dalam sampel cangkang kerang mutiara (*pinctada maxima*)?
2. Berapa berat optimum kayu siwak dan kalsium karbonat (CaCO_3) dari cangkang kerang mutiara (*Pinctadamaksima*) untuk pembuatan pasta gigi herbal?

⁸Fahmi Fauzi ”Perbedaan Daya Antibakteri Pasta Gigi Herbal Dan Pasta Gigi Non-Herbal Terhadap Pertumbuhan *Streptococcus Mutans* Secara *In Vitro*”, hal.5.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menentukan kadar kalsium yang terkandung dalam sampel cangkang kerang mutiara (*Pinctada maxima*) dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom (SSA).
2. Menentukan berat optimum kayu siwak dan kalsium karbonat (CaCO_3) dari cangkang kerang mutiara (*Pinctadamaksima*) untuk pembuatan pasta gigi herbal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa cangkang kerang mutiara (*Pinctadamaksima*) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pasta gigi herbal.
2. Sebagai salah satu solusi untuk mengurangi limbah cangkang kerang mutiara (*pinctaada maksima*).
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pasta Gigi Herbal

Pasta gigi adalah sediaan untuk membersihkan dan memoles permukaan gigi yang terdiri dari CaCO₃ (kalsium karbonat) yang halus, dicampur dengan gliserin ditambah dengan bahan alami untuk menghambat tumbuhnya kuman-kuman dan memberi rasa segar supaya disukai pemakai. Pasta gigi herbal yang beredar di pasaran mengandung bahan-bahan herbal pilihan seperti daun sirih, jeruk nipis dan kayu siwak sebagai bahan antibakteri dalam pasta gigi.⁹

Pasta gigi yang digunakan pada saat menyikat gigi berfungsi untuk mengurangi pembentukan plak atau *stain*, memperkuat perlindungan gigi terhadap karies, membersihkan dan memoles permukaan gigi, menghilangkan atau mengurangi bau mulut, memberikan rasa segar pada mulut serta memelihara kesehatan gigi.¹⁰

Penambahan herbal pada pasta gigi diharapkan dapat menghambat pertumbuhan plak. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan beberapa jenis herbal yang mampu menghambat pertumbuhan mikroba. Selain itu, karena herbal berasal dari tumbuh-tumbuhan, maka bahan tersebut aman dan alami. Saat ini di pasaran telah beredar pasta gigi yang mengandung herbal (Gambar 2.1). Pasta gigi tersebut dalam kemasannya tercantum mengandung berbagai jenis ekstrak tumbuh-tumbuhan

⁹Fahmi Fauzi "Perbedaan Daya Antibakteri Pasta Gigi Herbal Dan Pasta Gigi Non-Herbal Terhadap Pertumbuhan *Streptococcus Mutans* Secara *In Vitro*", hal. 5.

¹⁰Putu Isa Cahyanti, "Penggunaan Pasta Gigi Herbal Daun Sirih Lebih Menurunkan Akumulasi Plak Gigi Daripada Pasta Gigi Non Herbal Floride Pada Siwak Kelas VIII SMPK 1 Harapan Denpasar", *Jurnal Kesehatan*, 3 No. 2 (2014), hal. 35.

antara lain lidah buaya, jeruk nipis, dan daun sirih yang bermanfaat untuk menghambat pertumbuhan bakteri plak.¹¹



Gambar 2.1 Pasta Gigi Herbal Komersial
(sumber :<https://www.google.com> gambar pasta gigi herbal)

Syarat mutu pasta gigi dapat dilihat dalam tabel berikut ini : ¹²

Tabel 2.1 Syarat Mutu Pasta Gigi (SNI 12-3524-1995)

No.	Jenis uji	Satuan	Syarat
2	pH	-	4,5 – 10,5
3	Cemaran logam		
	Pb	ppm	Max. 5,0
	Hg	ppm	Max 0,02
	As	ppm	Max 2,0
4	Campuran mikroba angka		
	Lempeng total		<10 ⁵
	<i>e.Coli</i>		Negatif
7	Flour bebas	ppm	800 – 1500
8	Zat warna	-	Sesuai dengan yang diijinkan Dep. Kes
6	Formula dehidra maksimal Sebagai formula dehidra bebas	%	0,1

¹¹Inne Suherna Sasmita, Dkk. “Gambaran Efek Pasta Gigi yang Menngandung Herbal Terhadap Penurunan Indeks Plak” *Jurnal Kekodteran*, 1 n0. 2 (UNPAD : Bogor, 2009), hal : 45.

¹²Putu Isa Cahyanti, “Penggunaan Pasta Gigi Herbal Daun Sirih Lebih Menurunkan Akumulasi Plak Gigi Daripada Pasta Gigi Non Herbal Floride Pada Siwak Kelas VIII SMPK 1 Harapan Denpasar”, hal. 36.

B. Kerang Mutiara (*Pinctada Maksima*)

Kerang-kerangan atau lebih banyak dikenal dengan kelompok bivalvia, banyak terdapat diperairan laut di seluruh Indonesia. Bivalvia artinya jenis binatang ini mempunyai 2 cangkang (*valve*). Jenis kerang ini banyak dijumpai di daerah-daerah muara (eustuarin), perairan pantai dan pada ekosistem terumbu karang. Adapun jenis-jenis kerang yang hidup di ekosistem terumbu karang antara lain *pincta maxima*, *pinctada mangifera* atau lebih banyak dikenal sebagai kerang mutiara.¹³¹⁴ Dalam Al-qur'an kekayaan biota laut dijelaskan, misalnya pada Qs al-Nahl/16:14 yang berbunyi :

وَآخِرَ الْفُلْكِ وَتَرَىٰ تَلْبَسُوهَا حَلِيَّةً مِنْهُ وَتَسْتَخْرِجُوهَا طَرِيًّا لِحِمَامٍ مِنْهُ لِتَأْكُلُوا الْبَحْرَ سَخِرَ الَّذِي وَهُوَ
 ﴿١٤﴾ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فِضْلًا مِنْهُ . وَلِتَبْتَغُوا فِيهِ م

Terjemahannya:

“dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.”

Melalui ayat di atas diuraikan apa yang terdapat “di dalam air” lagi tertutup olehnya. Ayat ini menyatakan bahwa : *Dan dia*, yakni Allah swt., yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu

¹³Ahmad Sudradjat, *Budi Daya 23 Komunitas Laut Menguntungkan* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2009), hal. 57.

¹⁴M. S. Hamzah, “Hubungan Antara Variasi Musiman Dan Kedalaman Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Kera Mutiara (*Pinctada Maksima*) Di Teluk Kapontori-Buton” *Jurnal Ilmu dan Teknik Kelautan Tropis*, 6 no. 2 (2014), hal. 143.

dapat menangkap hidup-hidup atau mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam disana sehingga kamu dapat *memakan darinya daging yang segar* yakni binatang-binatang laut *dan kamu dapat mengeluarkan* yakni mengupayakan dengan cara sungguh-sungguh untuk mendapatkan *darinya* yakni dari laut dan sungai itu *perhaisan yang kamu pakai*; seperti permata, mutiara, merjan dan semacamnya. Penggalan ayat ini jga menunjukkan betapa kuasa Allah swt. Dia menciptakan batu-batu dan mutiara yang demikian kuat serta sangat jernih, satu areal yang sangat lunak bercampur dengan aneka sampah dan kotoran.¹⁵

Kerang mutiarapinctada *maksima* merupakan salah satu biota laut yang hampir semua bagian dari tubuhnya mempunyai nilai jual, baik mutiara, cangkang, daging dan organisme tiram itu sendiri (benih maupun induk). Perairan Indonesia sendiri memiliki potensi tiram mutiara (*Pinctada masima*) yang begitu besar di wilayah Indonesia bagian timur seperti Irian Jaya, Sulawesi dan gugusan laut Arafuru. Di beberapa daerah tersebut, usaha penyelaman tiram mutiara merupakan mata pencaharian bagi penduduk setempat.¹⁶


Pinctada maxima merupakan kerang penghasil mutiara yang terdapat dalam laut yang penyebarannya meliputi Philipina, Thailand, Birma, Australia dan Indonesia.¹⁷ Kerang mutiara *Pinctadamaksima* (Gambar 2.2) memiliki cangkang

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal. 199-200.

¹⁶Tjahjo Winarto, *Memproduksi Benih Tiram Mutiara* (Jakarta : Penebar Swadaya, 2004), hal. 7.

¹⁷Ahmad Sudradjat, *Budi Daya 23 Komunitas Laut Menguntungkan*, hal 60.

berukuran besar dan tebal dengan rata-rata diameter \pm 20 cm. Jenis ini berwarna coklat kekuningan dan dapat mencapai ukuran maksimal 30 cm.¹⁸



Gambar 2.2 Kerang Mutiara *Pinctada Maksima*
(sumber : <https://www.google.com> gambar cangkang kerang mutiara pinctada maksima)

Secara rinci jenis kerang mutiara *pinctada maksima* dapat diklasifikasikan sebagai berikut :¹⁹

Kingdom : Animalia

Fillum : Mollusca

Kelas : Bivalvia

Ordo : Pteriodia

Family : Pteridae

Genus : *Pinctada*

Spesies : *Pinctada maksima*

¹⁸Nur Taufik, Dkk. “Aplikasi *Isochrysis galbana* dan *Chaetoceros amami* serta Kombinasinya Terhadap Pertumbuhan dan Kelulushidupan Veliger–Spat Tiram Mutiara (*Pinctada maxima*)” *Ilmu Kelautan*, 15 no. 3 (2010), hal. 120.

¹⁹Ahmad Sudradjat, *Budi Daya 23 Komunitas Laut Menguntungkan* (Jakarta : Penebar Swadaya), hal. 58.

Cangkang kerang mutiara memiliki beberapa manfaat selain sebagai perhiasan, juga dapat digunakan sebagai bahan dasar kosmetik dan sebagai polutan ion logam dalam air. Cangkang terdiri dari tiga lapisan, yakni: ²⁰

1. Lapisan luar tipis, hampir berupa kulit dan disebut periostracum.
2. Lapisan kedua yang tebal, terbuat dari kalsium karbonat.
3. Lapisan dalam terdiri dari *mother of pearl*, dibentuk oleh selaput mantel dalam bentuk lapisan tipis. Lapisan tipis ini yang membuat cangkang menebal saat hewannya bertambah tua.

Menurut (Setyaningrum, 2009) kulit kerang merupakan bahan sumber mineral yang pada umumnya berasal dari hewan laut berupa kerang yang telah mengalami penggilingan dan mempunyai karbonat tinggi. Cangkang kerang mengandung kalsium karbonat (CaCO_3) dalam kadar yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan batu gamping, cangkang telur, keramik, atau bahan lainnya. Hal ini terlihat dari tingkat kekerasan cangkang kerang. Semakin keras cangkang, maka semakin tinggi kandungan kalsium karbonat (CaCO_3) nya. Berikut adalah tabel kandungan serbuk cangkang kerang : ²¹

²⁰Gemelli kartina, "Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang Sebagai Substitusi Pasir Dan Abu Ampas Tebu Sebagai Substitusi Semen Pada Campura Beton Mutu" *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2 no. 3 (2014), hal. 308

²¹Gemelli kartina, "Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang Sebagai Substitusi Pasir Dan Abu Ampas Tebu Sebagai Substitusi Semen Pada Campura Beton Mutu" hal. 309.

Tabel 2.2 Kandungan Serbuk Cangkang Kerang (*pinctada maxima*)

Komponen	Kadar (% berat)
CaCO ₃	39,02
SiO ₂	7,88
FeO ₂	0,03
MgO	22,28
Al ₂ O ₃	1,25

C. Kalsium Karbonat

Kalsium karbonat (CaCO₃) (Gambar 2.3) adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CaCO₃. Zat ini umumnya ditemukan dalam batuan disemua bagian dunia. Kalsium karbonat (CaCO₃) merupakan komponen utama dari cangkang organisme laut, siput, mutiara dan kulit telur. Bentuk yang paling umum yang terdapat di alam adalah kapur dan marmer, diproduksi oleh sedimentasi dari cangkang siput fosil kecil, kerang dan karang selama jutaan tahun.²²



Gambar 2.3 kalsium karbonat (CaCO₃)

²²Randi Nugraha Pratama, "Efek antibakteri Pasta Gigi Yang Mengandung Baking Soda Dan Pasta Gigi Yang Mengandung Flour Terhadap Pertumbuhan Plak" *skripsi* (ilmu kesehatan gigi masyarakat, fakultas kedokteran gigi. Unhas) Makassar (2014), hal. 22.

Kalsium karbonat umumnya diperoleh dari suspensi kapur dalam air dan gas karbon dioksida. Batu kapur terlebih dahulu dikalsinasi pada suhu $1050^0 \pm 50^0$ C dan kalsium oksida yang diperoleh dipadatkan dan diencerkan dengan air, kemudian disaring dengan ayakan yang ukuran lubangnya tertentu untuk mendapatkan suspensi yang memenuhi syarat. Pada kalsinasi batu kapur dihasilkan pula gas karbon dioksida yang digelembungkan ke dalam suspensi kapur padam dalam reaktor karbonatasi untuk membentuk kalsium karbonat.²³

Kalsium karbonat (CaCO_3) biasanya digunakan dalam berbagai industri, di mana kalsium karbonat (CaCO_3) tersebut harus mempunyai mutu yang tinggi, terutama kemurnian dan kehalusannya ($0,15-0$ dan 25μ). Kalsium karbonat (CaCO_3) adalah salah satu bahan yang paling bermanfaat dan serbaguna yang dikenal manusia sebagai bahan dasar dalam pembuatan kosmetik. Selain pembuatan kosmetik, kalium karbonat juga berperan penting dalam beberapa industri, seperti :²⁴

1. Industri pembuatan pasta gigi
2. Industri pembuatan cat
3. Industri pembuatan pulp dan kertas
4. Industri pembuatan ban mobil

²³Soemargono dan Mu'tasim Billah, "Pembuatan Kalsium Karbonat Dari Bitteren Dan Gas Karbon Dioksida Secara Kontinyu" *Reaktor*, 11 no. 1 (2007), hal. 14.

²⁴Soemargono dan Mu'tasim Billah, "Pembuatan Kalsium Karbonat dari Bittern dan Gas Karbon Dioksida secara Kontinyu", hal. 15-16.

D. Baking Soda (*Sodium Bikarbonat*)

Baking Soda (*Sodium Bikarbonat*) adalah senyawa kimia dengan rumus NaHCO_3 . Baking soda (Gambar 2.3) memiliki bentuk fisik berupa serbuk dan tidak berbau serta memiliki titik leleh 270°C .²⁵ Baking soda dapat larut dalam air pada suhu ruangan (sekitar 20°C), tetapi tidak dapat larut dalam alkohol.²⁶



Gambar 2.4 Baking soda
(Sumber :<https://www.google.com> gambar baking soda)

Salah satu bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan pasta gigi adalah baking soda. Baking Soda (*Sodium Bikarbonat*) merupakan salah satu komponen abrasif yang terdapat dalam pasta gigi. Baking soda ditambahkan ke dalam pasta gigi untuk membersihkan gigi dari plak, karena baking soda memiliki banyak sifat yang menguntungkan, diantaranya harga yang murah, aman, tingkat abrasif yang rendah, larut dalam air, sifat menetralkan asam, kompatibel dengan fluor dan kemampuan antibakteri.²⁷ Keuntungan lain dari baking soda adalah dapat menghilangkan bau

²⁵Randi Nugraha Pratama, “Efek Antibakteri Pasta Gigi Yang Mengandung Baking Soda Dan Pasta Gigi yang Mengandung Flour Terhadap Pertumbuhan Plak”, hal. 25

²⁶Alicia Nadia Linardi, “Perbedaan pH Saliva Antara Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Flour” *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), hal. 15-16.

²⁷Randi Nugraha Pratama, “Efek antibakteri Pasta Gigi Yang Mengandung Baking Soda Dan Pasta Gigi Yang Mengandung Flour Terhadap Pertumbuhan Plak”, hal. 25

mulut dan dapat memutihkan gigi karena baking soda dapat mengurangi pertumbuhan bakteri dan membuang penumpukan plak.²⁸

Menurut hasil penelitian Mark dan Kimberly (2008) bahwa pasta gigi baking soda lebih efektif dalam membersihkan plak dari pasta gigi lain. Hal ini dikarenakan struktur kristal baking soda yang lembut, sehingga efektif dalam melepaskan lapisan lengket plak dari permukaan gigi dan tidak terlalu merusak permukaan gigi.²⁹ Berdasarkan hasil penelitian Dian Paramita (2015) pasta gigi yang mengandung baking soda lebih dari 65% lebih efektif untuk menghilangkan stain pada gigi dibandingkan dengan yang tidak mengandung baking soda.³⁰

E. Gliserin

Gliserin adalah cairan kental yang tidak berwarna dan rasanya manis serta memiliki titik didih tinggi dan membeku dalam bentuk pasta. Gliserin ditemukan oleh Scheele pada tahun 1779 dari hasil saponifikasi minyak zaitun. Proses untuk menghasilkan gliserin adalah reaksi transesterifikasi. Tahapan reaksi transesterifikasi merupakan salah satu tahapan yang penting untuk mempercepat jalannya produksi metil ester dan gliserin. Katalis yang digunakan adalah katalis basa dan asam. Katalis basa yang biasanya digunakan adalah potasium hidroksida (KOH), sodium hidroksida (NaOH) dan sodium metilat (NaOCH₃), sedangkan katalis asam adalah H₂SO₄. Katalis yang lebih banyak digunakan adalah katalis basa, karena katalis basa tidak bersifat

²⁸Dian Paramita, "Pemanfaatan Baking Soda Untuk Membersihkan Stain Pada Gigi Perokok Di Puskesmas Karang Pule", *Ganec Swara*, 9 no. 2 (2015), hal. 109.

²⁹Randi Nugraha Pratama, "Efek antibakteri Pasta Gigi Yang Mengandung Baking Soda Dan Pasta Gigi Yang Mengandung Flour Terhadap Pertumbuhan Plak", hal. 25

³⁰Alicia Nadia Linardi, "Perbedaan pH Saliva Antara Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Flour" hal. 15-16.

korosif dan reaksi transesterifikasi berlangsung lebih cepat.³¹ Adapun sifat dari gliserin yaitu tidak berwarna, apabila disentuh terasa seperti minyak, tidak berbau dan sangat manis.³²

Gliserin merupakan senyawa yang memegang peranan penting dalam perkembangan industri obat-obatan, makanan, kosmetik, pelumas, tembakau dan lain-lain. Industri tersebut memerlukan gliserin yang murni untuk proses industrinya.³³ Penggunaan gliserin dilihat dari segi penampilan lebih menguntungkan karena pasta yang terbentuk akan memiliki kilap dan konsistensi yang semisolid. Gliserin merupakan humektan organik yang tidak menimbulkan iritasi, bersifat higroskopik dan dapat bercampur hampir dengan semua zat. Humektan dalam pasta gigi menurut formula standar Harry's Cosmeticology berkisar antara 10% - 30%. Paling umum gliserin digunakan dalam pembentukan sabun dan produk kecantikan lainnya seperti lotion.³⁴ Selain itu, Gliserin juga dapat digunakan untuk kosmetik *hand and body lotion, cream* pelembab, dan juga merupakan bahan utama untuk pasta gigi. Fungsi gliserin tersebut adalah untuk mengikat air atau pelembab sehingga cream selalu basah dan tidak cepat mengering di udara bebas. Pemakaian gliserin relative aman

³¹Damayanti dan Dyah Pita Rengga, "Kualitas *Refined-Glycerine* Hasil Sampling Reaksi Transesterifikasi Minyak Sawit Dengan Menggunakan Variasi Katalis", Teknik 1 no. 2.hal. 43.

³²Fania Maulani Rahamy, " Perbedaan daya Hambat Kitosan Blangkas (*Lymulus Polyphemus*) Bermolekul Tinggi dengan Pelarut Gliserin dan VCO (*Virgin Coconut Oil*) Terhadap *Fosubacterium Nucleatum* ATCC 25586 (Peneliti In-vitro)" *Skripsi* (Medan : Universitas Sumatra Utara, 2009), hal. 24.

³³Astrilia Damayanti dan Dyah Pita Rengga, "Kualitas *Refined-Glycerine* Hasil Sampling Reaksi Transesterifikasi Minyak Sawit Dengan Menggunakan Variasi Katalis" *Jurnal Kompetensi Teknik* 1 no. 2 (2010), hal. 43.

³⁴Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Anti Bakteri" *Skripsi* (Institut Pertanian Bogor, 2006), hal. 12.

untuk kulit.³⁵ Pemanfaatan gliserin dalam pasta gigi dapat digunakan bersamaan dengan bahan herbal lainnya seperti kayu siwak dan jeruk nipis sebagai anti bakteri dan perasa.

F. Kayu Siwak (*Salvadora Persica*)

Kayu siwak lebih dikenal oleh bangsa Arab sebagai miswak, dalam bahasa Prancis dikenal dengan sebutan *arbre a cure-dents*, bahasa Jepang siwak disebut *Koyoji*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *chewing stick* dan *toothbrush tree*. Siwak (*Salvadora persica*) (Gambar 2.5) adalah sejenis pohon semak belukar dengan batang utama berbentuk tegak dan memiliki banyak cabang yang rindang, daun muda berwarna hijau. Batang kayu berwarna coklat, bertekstur agak kasar. Berikut adalah gambar dari kayu siwak³⁶



Gambar 2.5 Kayu Siwak

³⁵Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Anti Bakteri" *Skripsi* (Institut Pertanian Bogor, 2006), hal. 13.

³⁶Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Anti Bakteri" *Skripsi* (Institut Pertanian Bogor, 2006), hal. 15.

Klasifikasi taksonomi dari tanaman siwak (*Salvadora persica*) adalah sebagai berikut:³⁷

Kerajaan	: Plantae
Devisi	: Magnolyophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Brassicales
Family	: Salvadoraceae
Genus	: <i>Salvadora</i>
Spesies	: <i>Salvadora. persica</i>
Nama binomial	: <i>Salvadora persica</i>
Nama Indonesia	: Siwak

Manfaat dari tanaman siwak (*Salvadora persica*) tidak hanya didapatkan dari batang, akar, dan ranting. Akan tetapi daun, buah, bunga dan bijinya pun dapat dimanfaatkan. Buahnya yang memiliki cita rasa manis bisa dimakan, dimasak dan sering digunakan untuk minuman. Siwak memiliki banyak manfaat diantaranya dapat digunakan sebagai alat pembersih rongga mulut dengan berbagai cara, yaitu dengan menggunakan batang siwak sebagai pengganti sikat gigi, membuat pasta gigi dengan kandungan siwak, serta membuat larutan ekstrak siwak sebagai obat kumur.³⁸

³⁷Nila Kusumasari, "Pengaruh Larutan Kumur Ekstrak Siwak (*Salvadora Persica*) Terhadap Ph Saliva", *karya tulis ilmiah* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012), hal. 19-20.

³⁸Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Anti Bakteri", hal. 35.

Al-lafi dan Ababneh (1995) melakukan penelitian terhadap kayu siwak dan melaporkan bahwa siwak mengandung mineral alami yang dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri, mengikis plak, mencegah gigi berlubang serta memelihara gusi.³⁹ Siwak mengandung astrigen, abrasif dan detergen yang dapat membunuh bakteri, mencegah infeksi dan menghentikan pendarahan. Adapun hadist yang mendukung tentang pentingnya membersihkan kesehatan mulut yang menggunakan siwak, Nabi –*Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:⁴⁰

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ صَلَاةِ كُلِّ

Artinya:

Abu huraira meriwayatkan bahwa rasulullah bersabda : “sekiranya tidak memberatkan umatku atau manusia, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat.” (HR. Bukhari, kitab “Jum’at” (11), Bab Bersiwak).

Kayu siwak mengandung bahan kimia seperti trimetilamin, klorida, kalium, natrium, bikarbonat, fluorida, silika, sulfur, vitamin C, salvadorin, tannin dan beberapa mineral lainnya.⁴¹ Fungsi dari bahan kimia yang terkandung dalam kayu siwak antara lain yaitu trimetilamin berfungsi untuk mengurangi terjadinya adesi pada permukaan gigi dan mengurangi akumulasi plak. Klorida bermanfaat untuk menghilangkan noda, penyembuhan pada gusi dan kalkulus pada gigi, sedangkan silika dapat bereaksi sebagai penggosok. Adanya sulfur memberikan rasa yang hangat

³⁹Vania Salsabila Kamil, Al Munawir, Rosita Dewi, “Efek Antibakterial Ekstrak Etanol Siwak (*Salvadora persica*) terhadap Pertumbuhan Bakteri *Porphyromonas gingivalis* (*The Antibacterial Effect of Ethanolic Extract of Salvadora persica on Growth of Porphyromonas gingivalis*)”, artikel ilmiah (jember: Fakultas Kedokteran Universitas Jember, 2013), hal.1.

⁴⁰Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Muttafaqun ‘Alaih Shahi Bukhari Muslim*, (Beirut Publishing : Jakarta), 2015, hal. 132.

⁴¹Henni Syawal, Syafriadiman dan Syauqi Hidayah, “Pemberian Ekstrak Kayu Siwak (*Salvadora persica L.*) untuk Meningkatkan Kekebalan Ikan Mas (*Cyprinus carpio L.*) yang Dipelihara dalam Keramba”, Vol. 9, No. 1(2009), hal : 44-45.

dan aroma yang khas, adapun florida berguna sebagai pencegah karies dengan cara memperkuat lapisan email dan mengurangi larutnya terhadap asam yang dihasilkan dari metabolisme bakteri. Siwak mempunyai efek bakterisida terhadap beberapa bakteri yang ada di dalam plak.⁴²

G. Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*, Swingle)

Jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*, Swingle) (Gambar 2.6) merupakan buah yang tidak asing di Indonesia dan memiliki variasi penggunaan yang lebih banyak dibandingkan dengan jenis jeruk lain sehingga sering disebut sebagai buah serba guna. Jeruk nipis mempunyai aroma yang kuat serta citarasa yang khas. Berikut adalah gambar dan taksonomi tanaman jeruk nipis:⁴³



Gambar 2.6 jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*, Swingle)
(Sumber :<https://www.google.com> gambar jeruk nipis)

⁴²Endarti, Fauziah dan Erly Zullana, “Manfaat Berkumur dengan larutan ekstrak siwak (*Salvadora Persica*)” *Majalah Kedokteran Nusantara*, 40 No. 1 (2007), hal. 29.

⁴³Itarosana Enda A, “Pengaruh Pemberian Larutan Ekstrak Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) Terhadap Pembentukan Plak Gigi”, *karya tulis ilmiah*, hal. 10-11.

Klasifikasi jeruk nipis (*Citrus aurantifolia*, Swingle):

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angeospermae
Kelas	: Dicotyledonae
Ordo	: Rutales
Family	: Rutaceae
Genus	: <i>Citrus</i>
Spesies	: <i>Citrus aurantifolia</i> (Cristm.) Swingle

Jeruk nipis memiliki beberapa nama yang berbeda di Indonesia, antara lain jeruk nipis (Sunda), jeruk pecel (Jawa), jeruk dhurga (Madura), lemo (Bali), mudutelong (Flores) dan lain sebagainya. Dalam pengobatan tradisional jeruk nipis digunakan antara lain sebagai peluruh dahak dan obat batuk.⁴⁴ Dalam Al-qur'an juga dijelaskan tentang jenis-jenis tumbuhan yang baik, misalnya dalam Qs al-Syu'araa':7 yang berbunyi :

كَرِيمٍ زَوْجٍ كُلِّ مِّنْ فِيهَا أَنْبَتْنَاكُمْ الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْوَأُولَم

Terjemahannya :

“dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.”

⁴⁴Itarosana Enda A, “Pengaruh Pemberian Larutan Ekstrak Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) Terhadap Pembentukan Plak Gigi”, karya tulis ilmiah, hal. 10-11.

Banyak senyawa kimia yang terkandung dalam jeruk nipis, seperti linalin asetat, limonene, geranil asetat, sitral dan felladren. Jeruk nipis mengandung asam sitrat, asam amino (triptofan dan lisin), minyak atsiri, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang vitamin B1 dan vitamin C.⁴⁵ Manfaat jeruk nipis dapat menghambat pembentukan plak dengan cara menghambat pembentukan partikel, pembunuhan koloni kuman dan meningkatkan kecepatan saliva dan penurunan viskositas saliva. Vitamin C yang terdapat dalam jeruk nipis dapat membantu penyembuhan dan perbaikan jaringan gigi serta minyak atsiri memiliki aktivitas untuk hambat terhadap bakteri.

H. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometer merupakan alat untuk mempelajari sinar elektromagnetik dengan materi. Gelombang elektromagnetik yang digunakan berkisar 180-800 nm. Energi elektromagnetik akan diubah menjadi besaran listrik dan melalui amplifier akan diubah menjadi besaran yang dapat diamati. Radiasi elektromagnetik adalah energy yang digunakan untuk penyerapan dan emisi radiasi magnetik yang diteruskan melalui ruang dengan kecepatan luar biasa.⁴⁶ Teknik Spektrometri Serapan Atom (SSA) dikembangkan oleh suatu tim peneliti kimia Australia pada tahun 1950-an, yang dipimpin oleh Alan Walsh, di CSIRO (*Commonwealth Science and Industry*

⁴⁵Itarosana Enda A, "Pengaruh Pemberian Larutan Ekstrak Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) Terhadap Pembentukan Plak Gigi", karya tulis ilmiah, hal. 10-11.


⁴⁶Maria bintang, *Biokimia Teknik Penelitian* (Jakarta : Erlangga, 2010). hal : 189.

Research Organization) bagian kimia fisik di Melbourne, Australia.⁴⁷ Berikut adalah gambar alat spektrofotometer serapan atom :



Gambar 2.7 :Rangkaian Alat Spektroskopis Serapan Atom (SSA)
(sumber :<https://www.google.com> gambar alat instrumen AAS)

Metode spektrofotometer serapan atom berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Misalkan natrium menyerap pada 589 nm, uranium pada 358,5 nm sedangkan kalium pada 766,5 nm. Cahaya pada panjang gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik.⁴⁸ Berikut adalah skema dari spektrofotometer serapan atom (Gambar 2.8).



Gambar 2.8 skema spektrofotometer serapan atom

⁴⁷Murtini, Dkk. "Efek Destruksi Terhadap Penentuan Kadar Cu (II) Dalam Air Sumur, Air Laut Dan Air Limbah Pelapisan Krom Menggunakan AAS" *Jurnal Analitik*, 2 No. 2 (2011), hal : 13.

⁴⁸S.M. Khopkar, *Konsep Dasar Kimia Analitik*.hal,288.

Keterangan :

- a. Sumber radiasi
- b. Burner
- c. Monokromator
- d. Detektor
- e. Amplifier
- f. Display (Readout)

Metode spektrofotometer serapan atom memiliki beberapa kelebihan yaitu kecepatan analisisnya, ketelitiannya, umumnya tidak memerlukan pemisahan pendahuluan logam-logam yang diperiksa dan dapat menentukan konsentrasi unsur dalam jumlah yang rendah.⁴⁹ selain kelebihan, metode ini juga memiliki kekurangan diantaranya yaitu membutuhkan lampu khusus untuk setiap unsur yang akan ditentukan.⁵⁰

Sistem peralatan spektrofotometer serapan atom terdiri dari:⁵¹

1. Sumber sinar

Sumber sinar yang lazim adalah lampu katoda berongga (*hollowcathode lamp*).Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda.Katoda sendiri berbentuk silinder berongga yang terbuat dari logam atau

⁴⁹Salbiah, dkk, “Analisis Logam Pb, Cd, Cu, dan Zn dalam Ketam Batu dan Lokaan Segar yang Berasal dari Perairan Belawan Secara Spektrofotometri Serapan Atom”, *Majalah Kedokteran Nusantara* 42, no. 1 (Maret 2009), hal : 21.

⁵⁰Nursalam Hamzah, *Analisis Kimia Metode Spektroskopi* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hal : 91-92.

⁵¹Abdul Rohman dan Ibnu Ghalib Gandjar, *Kimia Farmasi Analisis* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007), hal. 305-312.

dilapisi dengan logam tertentu. Tabung logam ini diisi dengan gas mulia (neon atau argon) dengan tekanan rendah (10-15 torr). Neon biasanya lebih disukai karena memberikan intensitas pancaran lampu yang lebih rendah. Bila antara anoda dan katoda diberi suatu selisih tegangan yang tinggi (600 volt), maka katoda akan memancarkan berkas-berkas elektron yang bergerak menuju anoda.

2. Burner dan Atomizer

Dalam analisis dengan spektrofotometer serapan atom, sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral. Ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengubah suatu sampel menjadi uap atom-atom yaitu: dengan nyala (*flame*) dan tanpa nyala (*flameless*).

3. Monokromator

Pada spektrofotometer serapan atom (SSA), monokromator digunakan untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Disamping sistem optik, dalam monokromator juga terdapat suatu alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi resonansi dan kontinyu yang disebut dengan *chopper*.

4. Detektor

Detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengamatan. Biasanya digunakan tabung penggandaan foton (*photo multiplier tube*). Ada 2 cara yang dapat digunakan dalam system deteksi yaitu: yang memberikan respon terhadap radiasi resonansi, radiasi kontinyu dan yang hanya memberikan

respon terhadap radiasi resonansi.

5. Readout

Readout merupakan suatu alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem pencatatan hasil. Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah terkalibrasi untuk pembacaan suatu transmisi atau absorpsi. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu *recorder* yang menggambarkan absorpsi atau intensitas emisi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini di mulai pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2018, tempat melaksanakan penelitian ini yaitu pada Laboratorium Kimia Analitik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi UIM Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seperangkat alat spektroskopi serapan atom (SSA) Varian AA240 FS, neraca analitik Kern, oven Sharp, hotplate Maspion, viskometer brookfield RVDV – III seri RP 74 927, ayakan, autoklaf, pH meter, mortal dan alu, labu ukur 100 mL, gelas kimia 250 mL, cawan petri, Erlenmeyer 250 mL, gelas ukur 25 mL, pipet volume 10 mL, pipet skala 5 mL, mangkuk kaca, termometer 100° C, corong, batang pengaduk, bulp, pipet tetes dan botol semprot.

2. Bahan

Aluminium foil, aquades (H_2O), asam nitrat (HNO_3) pekat, asam peklorat ($HClO_4$) pekat, baking soda, bakteri *Streptococcus mutan*, batu didih, gliserin, jeruk nipis, kayu siwak, kalsium karbonat ($CaCO_3$), kertas saring whatman no. 42, natrium klorida ($NaCl$), nutrient agar (NA), sakarin, sodium benzoate ($C_7H_5NO_2$) dan tissue.

C. *Prosedur kerja*

Prosedur kerja dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pembuatan kalsium karbonat (CaCO_3) dari cangkang kerang mutiara (*pinctadamaksima*).

Cangkang kerang mutiara dicuci hingga bersih dari kotoran-kotoran dengan menggunakan sikat dan air keran. Cangkang kerang yang telah bersih kemudian direndam ke dalam air mendidih, kemudian dibiarkan mendidih hingga kurang lebih 30 menit. Setelah dipanaskan, cangkang kerang kemudian dijemur dibawah sinar matahari hingga kering, setelah itu dipukul menggunakan palu menjadi puing-puing kecil. Cangkang kerang dengan potongan kecil dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 800°C selama ± 3 jam. Setelah pengabuan, serbuk cangkang kerang kemudian digerus dengan menggunakan lumpang dan mortal hingga halus kemudian diayak menggunakan ayakan 100 mesh.⁵²

2. Penentuan kadar kalsium dengan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom (SSA)

Serbuk cangkang kerang mutiara ditimbang 1 gram dan dilarutkan dalam 50 mL aquabides. Setelah larut, ditambahkan 5 mL HNO_3 pekat dan dimasukkan batu didih lalu didestruksi hingga volume larutan menjadi 20 mL. Selanjutnya didinginkan dan ditambahkan 1 mL asam perklorat (HClO_4) pekat, kemudian dipanaskan kembali dengan api kecil sampai menghasilkan uap putih. Selanjutnya,

⁵²Endang Triwahyuni Maharani dan Wikanastris Hersoelistyorini, "Analisis Kadar Detergen Anionik Pada Sediaan Pasta Gigi Anak" *Jurnal Kesehatan* 2 no. 2 (2009), hal. 4.

larutan didinginkan kembali dan disaring menggunakan kertas saring whatman no. 42 ke dalam labu ukur 100 mL, diimpitkan hingga tanda batas lalu dihomogenkan.

Larutan standar kalsium dengan konsentrasi 150, 300, 450, 600 dan 700 ppm dibuat dengan cara memipet larutan induk 1000 ppm ke dalam 5 buah labu takar 100 masing-masing sebanyak 7,5; 15; 22,5; 30; dan 37,5 mL dan diencerkan mL dengan aquabides (H_2O) sampai tanda batas. Selanjutnya larutan standar dan larutan sampel diukur absorbansinya dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA) pada panjang gelombang 239,9 nm, dicatat absorbansinya dan dihitung kadar kalsium yang terdapat pada cangkang kerang mutira (*Pinctada Maksima*). Perlakuan tersebut dilakukan secara duplo.⁵³

3. Pembuatan serbuk kayu siwak

Kayu siwak diiris tipis-tipis dengan menggunakan pisau kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah kering diblender hingga halus kemudian diayak dengan menggunakan ayakan 100 mesh.

4. Pembuatan larutan jeruk nipis

Jeruk nipis dicuci dengan air bersih. Kemudian dipotong-potong dan jeruk nipis diperas ke dalam gelas kimia 100 mL. Lalu disaring dengan menggunakan kertas saring biasa ke dalam gelas kimia 50 mL.

⁵³Sheptia roshalya, sintesis dan karakterisasi membran komposit yang berbahan dasar kitosan, silika, dan $CaCO_3$, *jurnal kimia untad*. Hal 10.

5. Pembuatan pasta komposit berbahan dasar serbuk cangkang kerang mutiara (*pinctada maxima*)

Serbuk cangkang kerang mutiara (*Pinctada maxima*) ditimbang sebanyak 10, 15 dan 20 gram. Kemudian masing-masing dicampurkan dengan baking soda (NaHCO_3) sebanyak 5,0 gram. Gliserin ditambahkan ke dalam campuran sebanyak 20 mL dan diaduk hingga homogen. Perlakuan di atas dilakukan secara duplo.⁵⁴

6. Pembuatan pasta gigi herbal

Pasta komposit dicampur dengan natrium klorida (NaCl) 0,2 gram dan ditambahkan 3 mL aquades dengan cara dipipet sedikit demi sedikit sambil diaduk. Kemudian ditambahkan jeruk nipis 3 mL dan 0,3 gram sakarin lalu dihomogenkan dengan cara diaduk hingga campuran memiliki konsistensi yang serupa dengan pasta gigi komersial. Kayu siwak diambil dengan variasi 0,25; 0,50 dan 0,75 gram. Kemudian masing-masing diambil dan ditambahkan pada setiap pasta komposit 10, 15 dan 20 gram, lalu dihomogenkan. Selanjutnya masing-masing sampel siap dianalisis. perlakuan di atas dilakukan secara duplo.⁵⁵

⁵⁴Yannita Dwi Bayuarti, Yannita Dwi Bayuarti, “Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) Sebagai Antibakteri”, skripsi (Bogor: fakultas teknologi pertanian, institut pertanian bogor, 2006), hal. 18.

⁵⁵Yannita Dwi Bayuarti, “Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) Sebagai Antibakteri”, skripsi, h. 38.

7. Analisis Pasta Gigi Herbal

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

a. Pengukuran pH

Sampel pasta gigi herbal ditimbang sebanyak 5 gram dan dilarutkan dengan aquades sebanyak 10 mL dalam Erlenmeyer 50 ml kemudian diaduk. Setelah itu dicelupkan elektroda pH meter ke dalam larutan contoh, kemudian dicatat dan diamati nilai pH sampel pasta gigi herbal.⁵⁶

b. Uji viskositas

Sampel pasta gigi herbal diuji viskositasnya menggunakan Viskometer Brookfiel, dengan spindle no. 7. Spindle dipasangkan pada gantungan (putar ke kiri). Selanjutnya spindle diturunkan hingga batas spindle tercelup ke dalam sampel pasta gigi herbal. Kemudian diambil dan dicatat nilai yang terdapat pada alat Viskometer Brookfiel.⁵⁷

c. Analisis mikrobiologi daya antibakteri dengan metode pencadangan sumur

Nutrien agar (NA) ditimbang sebanyak 5 gram kemudian dilarutkan dalam 200 mL aquadest menggunakan Erlenmeyer. Media dihomogenkan sampai nutrisi benar-benar larut. Larutan nutrisi kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121⁰ C selama 15 menit.

⁵⁶Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) Sebagai Antibakteri", skripsi, h. 38.

⁵⁷Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria Gambir Roxb*) Sebagai Antibakteri", h. 38.

Bakteri uji *Streptococcus mutans* yang berasal dari biakan murni, masing-masing diambil 1 ose lalu diinokulasikan dengan cara digoreskan pada medium nutrien agar (NA) miring. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37⁰ C selama 24 jam.

Kemudian dalam keadaan masih hangat nutrient agar dituangkan ke dalam botol vial dan ditambahkan dengan bakteri *Streptococcus mutans* yang telah diinokulasi dalam NaCl 0.9%, menuangkan ke dasar cawan petri dan didiamkan hingga padat. Meletakkan sumur pencadang pada cawan kemudian menambahkan kembali nutrient agar pada cawan petri dan didiamkan hingga padat. Pengujian dilakukan dengan memasukkan masing-masing sampel pasta gigi ke dalam sumur pencadang yang telah diberi label kemudian cawan petri diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37⁰ C. Pengukuran dilakukan pada zona bening yang terbentuk disekeliling sumuran yang menunjukkan zona hambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutans*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penentuan kadar kalsium (Ca)

Analisis kalsium (Ca) pada cangkang kerang mutiara menggunakan beberapa variasi konsentrasi untuk larutan standar kalsium. Absorbansi konsentrasi tiap larutan standar harus masuk dan sesuai dengan range absorbansi dari larutan sampel kalsium (Ca) yang diukur menggunakan alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) pada panjang gelombang 422,7 nm. Analisis kadar kalsium (Ca) pada cangkang kerang mutiara (*Pinctada maxima*) dilakukan dengan menggunakan alat instrumen spektrofotometer serapan atom (SSA). Berikut ini Tabel kadar kalsium (Ca) pada cangkang kerang mutiara.

Tabel 4.1 Kadar Kalsium (Ca) pada Cangkang Kerang Mutiara (*Pinctada maxima*)

No	sampel	Absorbansi	% kadar Kalsium
1	Simplo	0.3023	2.3
2	Duplo	0.305	2.32

Berdasarkan Tabel 4.1 kadar kalsium (Ca) yang terdapat pada cangkang kerang mutiara menunjukkan hasil yang tidak beda jauh dengan pengulangan yaitu simplo 2.3 % dan duplo 2.32 %.

2. Analisis pasta gigi herbal

Setelah dilakukan pembuatan pasta gigi herbal dengan variasi serbuk cangkang kerang masing-masing (10, 15 dan 20 gr) dan variasi kayu siwak masing-masing (0.25 ; 0.50 dan 0.75 gr) maka dilanjutkan dengan analisis uji pH, uji viskositas dan uji mikrobiologi daya hambat anti bakteri pada pasta gigi herbal. Berikut adalah hasil dari beberapa analisis pasta gigi herbal :

a. Uji pH

Pengujian pH pasta gigi herbal pada beberapa sampel pasta gigi herbal dengan berbagai variasi kalsium karbonat (CaCO_3) 10, 15 dan 20 gr dan kayu siwak dengan variasi masing-masing (0.25 ; 0.50 dan 0.75 gr). Hasil uji pH yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Hasil Uji pH Pasta Gigi Herbal Dengan Variasi Kalsium Karbonat (CaCO_3) dan Variasi Kayu Siwak

No	Sampel CaCO_3 (gr)	Kayu siwak (gr)	Rata – rata nilai pH
1.	10	0.25	9.1
		0.50	10.5
		0.75	12.4
2.	15	0.25	8.6
		0.50	11.6
		0.75	12.8
3.	20	0.25	9.2
		0.50	11.9
		0.75	12.75

Hasil yang diperoleh dari analisis pH dengan menggunakan pH meter menunjukkan bahwa setiap variasi pasta gigi herbal mengalami peningkatan (pasta gigi semakin bersifat basa). Kayu siwak dapat mempengaruhi nilai pH pada pasta gigi herbal, semakin banyak kandungan siwak yang terkandung pada pasta gigi herbal maka nilai pH pasta gigi juga meningkat.

b. Uji kekentalan pasta gigi herbal dengan menggunakan viscometer brookfield

Penentuan kekentalan pasta gigi herbal pada beberapa sampel pasta gigi herbal dengan menggunakan alat viscometer brookfield model RVDV – III seri RP 74 927. Kekentalan pasta gigi diukur menggunakan spindel no. 7 dengan 40 rpm. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3 Data Hasil Uji kekentalan Pasta Gigi Herbal Dengan Variasi Kalsium Karbonat (CaCO_3) dan Variasi Kayu Siwak

No	Sampel CaCO_3 (gr)	Kayu siwak (gr)	Rata – rata nilai viscometer (Cps)
1.	10	0.25	22012
		0.50	27965
		0.75	34676
2.	15	0.25	22905
		0.50	30530
		0.75	33890
3.	20	0.25	21335
		0.50	36451.5
		0.75	29595

Hasil analisis uji viskositas pasta gigi herbal pada variasi kalsium karbonat (CaCO_3) dan kayu siwak yaitu menunjukkan bahwa semakin besar kadar kalsium karbonat yang terdapat pada pasta gigi, maka semakin besar pula nilai viskositasnya.

c. Penentuan uji mikrobiologi pasta gigi herbal

Hasil pengujian mikrobiologi antibakteri, terbentuk zona bening pada semua sampel pasta gigi herbal dengan komposisi yang sama. Luas zona bening dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Uji Mikrobiologi Daya Hambat Bakteri *Streptococcus mutan* Terhadap Pasta Gigi Herbal

No	Sampel CaCO_3 (gr)	Variasi kayu siwak (gr)	Rata-rata zona bening (mm)	Keterangan
1	10	0.25	29.17	Zona bening jelas
		0.50	31.16	Zona bening jelas
		0.75	31.37	Zona bening jelas
2	15	0.25	26.62	Zona bening jelas
		0.50	28.27	Zona bening jelas
		0.75	29.10	Zona bening jelas
3	20	0.25	22.95	Zona bening jelas
		0.50	23.891	Zona bening jelas
		0.75	25.53	Zona bening jelas

Hasil pengujian luas zona bening terhadap sampel pasta gigi herbal diperoleh bahwa hasil pasta gigi herbal dapat menghambat pertumbuhan bakteri *streptococcus mutan*. Hasil pengujian tersebut menunjukkan hasil yang baik dikarenakan pasta gigi herbal dapat menghambat pertumbuhan bakteri *Streptococcus mutan*.

B. Pembahasan

Cangkang kerang mutiara merupakan salah satu limbah tambang mutiara yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan pasta gigi herbal. Cangkang kerang tersebut memiliki kandungan kalsium karbonat yang lebih tinggi dibandingkan jenis cangkang lainnya. Cangkang kerang mutiara *Pinctada maxima* merupakan limbah dari perusahaan kerang mutiara. Untuk memperoleh serbuk cangkang yang bagus, maka cangkang kerang pertama-tama dibersihkan terlebih dahulu kemudian dikeringkan. Setelah dikeringkan kemudian dipanaskan pada suhu 800° C selama 3 jam 30 menit. Tujuannya untuk menghilangkan sisa air serta pengotor yang masih tersisa pada cangkang dan mempermudah dalam proses penghalusan cangkang. Serbuk cangkang yang dihasilkan diayak dengan ukuran 100 mesh.

1. Kadar kalsium


Kadar kalsium yang terdapat pada cangkang ditentukan dengan metode spektrofotometer serapan atom (SSA). Pada analisis ini, pertama-tama dilakukan proses destruksi, dimana destruksi bertujuan untuk memutuskan ikatan unsur logam dengan komponen lain sehingga unsur tersebut berada dalam keadaan bebas sebab

kandungan ion-ion lain dapat mengganggu proses analisis logam dengan spektrofotometer serapan atom. Pelarut yang digunakan untuk proses destruksi yaitu aquades (H_2O) asam nitrat (HNO_3) yang berfungsi untuk mengikat atom dan merupakan pengoksidasi logam yang terdapat pada sampel. Sedangkan asam perklorat ($HClO_4$) merupakan oksidator yang sangat kuat yang berfungsi untuk menghilangkan logam-logam lain yang tersisa. Kadar kalsium yang terdapat pada cangkang kerang mutiara yaitu sebesar 2,3%. Berdasarkan hasil yang diperoleh, kadar kalsium yang terdapat pada cangkang kerang mutiara jika dibandingkan dengan cangkang kerang hijau yaitu sebesar 89%. Hal tersebut dikarenakan cangkang kerang yang diperoleh sudah lama terendam dalam air tawar saat dilakukan pencucian pada tambang mutiara. Cangkang kerang yang lama terendam dengan air pencucian dapat mempengaruhi keadaan cangkang kerang.

2. Pasta gigi herbal yang dihasilkan

Pasta gigi herbal yang dihasilkan pada penelitian ini menggunakan kalsium karbonat yang diambil dari cangkang kerang mutiara dengan variasi berat 10, 15 dan 20 gr. Tujuan dari variasi kalsium karbonat ini, agar dapat diketahui pengaruh penambahan kalsium karbonat yang memberi kekentalan pada pasta gigi yang baik yaitu tidak encer dan tidak keras. Penambahan baking soda dan gliserin juga dilakukan dalam pembuatan pasta komposit. Fungsi dari penambahan baking soda yaitu sebagai penyerap air pada pasta, sedangkan penambahan gliserin berfungsi sebagai pelembab agar pasta selalu basah dan tidak cepat mengering dalam udara

bebas. Selain itu, gliserin dapat melarutkan bahan dasar kalsium karbonat (CaCO_3) dengan reaksi pelarutan sebagai berikut:



Pada reaksi di atas, kalsium karbonat (CaCO_3) di solvasi oleh gliserin ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$) menghasilkan ion Ca^{2+} dan CO_3^{2-} yang bertindak sebagai bahan dasar pasta gigi.

Pasta komposit yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan bahan lain seperti jeruk nipis yang memiliki fungsi sebagai pemberi rasa segar pada mulut, selain itu perasan jeruk nipis berfungsi pula sebagai pemutih gigi, mencegah timbulnya plak, dan memberikan kesegaran pada mulut. Penambahan sakarin juga dilakukan sebagai pemberi rasa manis. Natrium klorida (NaCl) juga ditambahkan yang berfungsi sebagai pengawet yang aman pada pasta gigi herbal, sedangkan kayu siwak berfungsi sebagai penguat gigi, mencegah plak pada gigi dan merupakan bahan herbal yang digunakan dalam pembuatan pasta gigi herbal.

Kayu siwak (*Salvadora persica*) mengandung mineral alami yang dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri, mencegah pembusukan pada mulut dan pemutih gigi. Kayu siwak (*Salvadora persica*) sangat baik digunakan sebagai pengganti flour untuk pembuatan pasta gigi herbal karena memiliki fungsi yang sama seperti flour dan bahan herbal terbukti lebih aman dan memiliki efek samping lebih sedikit dibandingkan bahan kimia flour yang digunakan pada pasta gigi komersial. Oleh sebab itu dilakukan penentuan berat optimum kayu siwak dalam produksi pasta gigi herbal agar diketahui komposisi kayu siwak terbaik. Pembuktian

dilakukan dengan beberapa uji yaitu analisis uji pH, uji viskositas dan uji mikrobiologi.

a. pH

Penentuan pH pada pasta gigi herbal dilakukan dengan menggunakan alat pH meter. pH meter merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kadar asam dan basa dari suatu sampel. Pembacaan yang digunakan pada pH meter yaitu terletak pada ujung dari pH meter berupa elektroda kaca. Elektroda kaca yang terdapat pada pH meter berfungsi sebagai tempat pertukaran ion positif (H^+), pertukaran ion terjadi menyebabkan adanya perbedaan potensial di antara dua elektroda sehingga pembacaan akan menghasilkan positif atau negatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh dan telah dirata-ratakan dapat dilihat pada Tabel 4.2, pH yang terdapat pada pasta gigi herbal memiliki kadar pH yang berbeda-beda. Hal tersebut dikarenakan penambahan kayu siwak yang bervariasi (0.25; 0.50 dan 0.75). pH yang terdapat pada pasta gigi mulai dari pH 8.6 sampai pH 12, hal tersebut menunjukkan kadar pH yang terdapat pada pasta gigi memiliki pH yang basa. Penambahan kayu siwak sangat berpengaruh terhadap pH pasta gigi, semakin banyak konsentrasi kayu siwak yang ditambahkan maka semakin basa pH pasta gigi herbal. Pada pengujian pH pada pasta gigi, Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu 4,5 - 10,5. Hasil yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu pada variasi kalsium karbonat ($CaCO_3$) 10 gram dengan variasi kayu siwak 0.50, di mana hasil yang diperoleh sama dengan Standar yaitu 10,5.

b. Viskositas

Pada penentuan uji viskositas dilakukan untuk mengetahui kekentalan pasta gigi herbal. Alat yang digunakan untuk mengukur kekentalan atau viskositas dari suatu sampel adalah viskometer. Viskometer yang digunakan pada pengujian viskositas yaitu viskometer Brookfield. Viskometer Brookfield merupakan salah satu viskometer yang menggunakan gasing atau kumparan (spindel) yang dicelupkan kedalam zat uji dan mengukur tahanan gerak dari bagian yang berputar, dengan motor sinkron melalui pegas yang terkalibrasi. Prinsip kerja dari viscometer Brookfield yaitu semakin kuat putaran maka semakin tinggi viskositasnya, sehingga hambatannya semakin besar. Hasil rata-rata yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi dari pasta gigi herbal maka semakin besar pula kekentalan yang dimiliki oleh pasta gigi herbal. Hal tersebut dapat dilihat pada penambahan kalsium karbonat dengan variasi 10, 15 dan 20 gr. Kalsium karbonat (CaCO_3) yang terdapat pada pasta gigi herbal sangat berpengaruh, hal tersebut dikarenakan semakin banyak konsentrasi kalsium karbonat (CaCO_3) maka semakin sedikit pula kandungan air yang terdapat pada pasta gigi. Hasil terbaik yang diperoleh pada pengujian ini yaitu pada konsentrasi 15 gr kalsium karbonat (CaCO_3) dengan penambahan kayu siwak 0,25 gr. Hal tersebut dikarenakan pada konsentrasi tersebut pasta gigi yang diperoleh memiliki tekstur yang bagus yaitu tidak keras dan tidak cair. Semakin lama waktu penyimpanan maka nilai viskositasnya akan meningkat hal tersebut juga disebabkan karena suhu penyimpanannya yang kurang stabil dan mengakibatkan zat penyusun menjadi keras. Menurut SNI (12-3524-1995) nilai viskositas pasta gigi berkisar antara 20000-50000 cps. Berdasarkan hasil yang

diperoleh, viskositas yang terdapat pada pasta gigi herbal sudah memenuhi standar nasional Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4.3 yaitu antara 21335 – 36451.5 cps. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Elis dkk,2017) menunjukkan hasil yang tidak jauh beda yaitu 12500 sampai 31600.

c. Mikrobiologi anti bakteri terhadap bakteri *Streptococcus mutan*

Penentuan uji anti bakteri daya hambat pasta gigi herbal dilakukan untuk mengetahui pengaruh pasta gigi herbal terhadap bakteri yang terdapat pada mulut atau gigi. Antibakteri merupakan substansi yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme (bakteri), yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan ataupun membunuh mikroorganisme lain. Aktivitas antibakteri diukur secara *in vitro* untuk menentukan potensi agen antibakteri dalam larutan, konsentrasinya dalam cairan tubuh atau jaringan, dan kerentanan mikroorganisme tertentu terhadap obat dengan konsentrasi tertentu. Bakteri uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu bakteri *Streptococcus mutan* sebagai daya antibakteri pada pasta gigi herbal karena bakteri tersebut merupakan bakteri yang terdapat pada gigi dan mulut yang dapat menyebabkan plak dan karies pada gigi, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar dengan cara sumuran.

Hasil yang diperoleh dari uji mikrobiologi daya hambat pasta gigi herbal dapat dilihat pada Tabel 4.4. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DepKes RI) menyatakan bahwa suatu bahan dapat dikatakan memiliki aktivitas mikroba bila diameter hambatan yang terbentuk 6 mm atau lebih. Berdasarkan hasil yang diperoleh pengujian menunjukkan zona bening pada semua sampel namun

memiliki zona bening yang berbeda-beda yaitu 22,95 sampai 31,73 mm. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi konsentrasi kayu siwak pasta gigi herbal maka diameter daya hambat antibakteri semakin besar, namun berbanding terbalik dengan konsentrasi kalsium karbonat (CaCO_3), yaitu semakin besar konsentrasi kalsium karbonat (CaCO_3) maka semakin kecil diameter daya hambat antibakteri. Aktivitas antibakteri yang terdapat pada pasta gigi herbal disebabkan adanya senyawa-senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak kayu siwak seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin dan polifenol. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang menyebabkan rusaknya susunan dan perubahan mekanisme membran sel bakteri. Tanin diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pasta gigi herbal yang diperoleh mampu menghambat pertumbuhan *Streptococcus mutan* karena pasta gigi herbal tersebut memiliki campuran bahan-bahan herbal yang mampu menghambat bahkan mencegah berkembangnya bakteri dalam gigi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kadar kalsium (CaCO_3) yang terdapat pada cangkang kerang mutiara (*Pinctara maxima*) yaitu sebesar 2.3%.
2. Berat optimum kayu siwak dalam pembuatan pasta gigi herbal yaitu 0.75 gram dan berat optimum kalsium karbonat (CaCO_3) dalam pembuatan pasta gigi herbal yaitu 15 gram. pH optimum yang diperoleh berdasarkan SNI yaitu 8,6 dan viskositas optimum yang diperoleh berdasarkan SNI yaitu 30530 cps.

B. Saran

Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya pada penelitian berikutnya bahan herbal yang digunakan dalam pembuatan pasta gigi herbal diganti dengan bahan herbal lain, seperti daun sirih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyiyah, NurinListyasari. “*Pengaruh Pasta Gigi Dengan Kandungan Propolis Terhadap Pembentukan Plak Gigi*”, karya tulis ilmiah. Semarang: Program Pendidikan Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas Diponegoro. 2012.
- Al-Khafiah. “*AL-Qur’an dan Terjemahannya juz 1 - juz 30*” Jakarta: Toko Mahkota Surabaya, 1989
- Damayanti, Astrilia dan Dyah Pita Rengga. “*Kualitas Refined-Glyserine Hasil Sampling Reaksi Transesterifikasi Minyak Sawit Dengan Menggunakan Variasi Katalis*” *Jurnal Kompetensi Teknik* 1 no. 2. 2010.
- Dwi, Yannita Bayuarti, Yannita Dwi Bayuarti. “*Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (Uncaria Gambir Roxb) Sebagai Antibakteri*”, skripsi Bogor: fakultas teknologi pertanian, institut pertanian bogor, 2006.
- Enda, Itarosana A. “*Pengaruh Pemberian Larutan Ekstrak Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) Terhadap Pembentukan Plak Gigi*”, karya tulis ilmiah,
- Endarti, Fauziah dan Erly Zullana. “*Manfaat Berkumur dengan larutan ekstrak siwak (Salvadora Persica)*” *Majalah Kedokteran Nusantara*, 40 No. 1. 2007.
- Fauzi, Fahmi. “*Perbedaan Daya Antibakteri Pasta Gigi Herbal Dan Pasta Gigi Non-Herbal Terhadap Pertumbuhan Streptococcus Mutans Secara In Vitro*”, *jurnal ilmiah* Surakarta: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014.
- Fuad, Muhammad Abdul Baqi. *Muttafaqun ‘Alaih Shahi Bukhari Muslim*, (Beirut Publishing : Jakarta). 2015.
- Hamzah, M. S. “*Hubungan Antara Variasi Musiman Dan Kedalaman Terhadap Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Kera Mutiara (Pinctada Maksima) Di Teluk Kapontori-Buton*” *Jurnal Ilmu dan Teknik Kelautan Tropis*, 6 no. 2. 2014.
- Isa, Putu Cahyanti. “*Penggunaan Pasta Gigi Herbal Daun Sirih Lebih Menurunkan Akumulasi Plak Gigi Daripada Pasta Gigi Non Herbal Floride Pada Siwak Kelas VIII SMPK 1 Harapan Denpasar*”, *Jurnal Kesehatan*, 3 No. 2. 2014.

- Jackson, E. B. *Sugar Convectionery Manufacture*, 2nd Ed. Cambridge : Cambridge Universirty Press. 1995.
- Kartina, Gemelli. “Pemanfaatan Limbah Kulit Kerang Sebagai Subtitusi Pasir Dan Abu Ampas Tebu Sebagai Subtitusi Semen Pada Campura Beton Mutu” *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2 no. 3. 2014.
- Khopkar, S. M. *Konsep Dasar Kimia Analitik* (UI-Press : Jakarta), 2010, h. 288.
- Kusumasari, Nila. “Pengaruh Larutan Kumur Ekstrak Siwak (*Salvadora Persica*) Terhadap Ph Saliva”, *karya tulis ilmiah*. Semarang: Universitas Dipenegoro. 2012.
- Murtini, Dkk. “Efek Destruksi Terhadap Penentuan Kadar Cu (II) Dalam Air Sumur, Air Laut Dan Air Limbah Pelapisan Krom Menggunakan AAS” *Jurnal Analitik*, 2 No. 2. 2011.
- Maulani, Fania Rahamy. “ Perbedaan daya Hambat Kitosan Blangkas (*Lymulus Polyphemus*) Bermolekul Tinggi dengan Pelarut Gliserin dan VCO (*Virgin Coconut Oil*) Terhadap *Fosubacterium Nucleatum* ATCC 25586 (Peneliti In-vitro)” *Skripsi* (Medan : Universitas Sumatra Utara). 2009.
- Nadia, Alicia Linardi. “Perbedaan pH Saliva Antara Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Flour” *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2014.
- Nugraha, Randi Pratama. “Efek antibakteri Pasta Gigi Yang Mengandung Baking Soda Dan Pasta Gigi Yang Mengandung Flour Terhadap Pertumbuhan Plak” *skripsi* (ilmu kesehatan gigi masyarakat, fakultas kedokteran gigi. Unhas) Makassar. 2014.
- Paramita, Dian. “Pemanfaatan Baking Soda Untuk Membersihkan Stain Pada Gigi Perokok Di Puskesmas Karang Pule”, *Ganec Swara*, 9 no. 2. 2015.
- Rohman, Abdul dan Ibnu Ghalib Gandjar. *Kimia Farmasi Analisis* Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2007.
- Roshalya, Sheptia. sintesis dan karakterisasi membran komposit yang berbahan dasar kitosan, silika, dan CaCO_3 , *jurnal kimia untad*.
- Salsabila, Vania Kamil, Al Munawir dan Rosita Dewi. “Efek Antibakterial Ekstrak Etanol Siwak (*Salvadora pers* terhadap Pertumbuhan Bakteri *Porphyromonas gingivalis* (The Anti 29 erial Effect of Ethanolic Extract of

Salvadora persica on Growth of Porphyromonas gingivalis”, artikel ilmiah, Jember: Fakultas Kedokteran Universitas Jember. 2013.

Soemargono dan Mu'tasim Billah. “Pembuatan Kalsium Karbonat dari Bittern dan Gas Karbon Dioksida secara Kontinyu”, *Reaktor* 11, no 1. 2007.

Sudradjat, Ahmad. *Budi Daya 23 Komunitas Laut Menguntungkan*, Jakarta : Penebar Swadaya. 2009.


Suherna, Inne Sasmita. Dkk. “Gambaran Efek Pasta Gigi yang Mengandung Herbal Terhadap Penurunan Indeks Plak” *Jurnal Kedokteran*, 1 n0.2 (2009).

Syawal, Henni, Syafriadiman dan Syauqi Hidayah. “Pemberian Ekstrak Kayu Siwak (*Salvadora persica L.*) untuk Meningkatkan Kekebalan Ikan Mas (*Cyprinus carpio L.*) yang Dipelihara dalam Keramba”, Vol. 9, No. 1, h : 44-45.

Taufik, Nur, Dkk. “Aplikasi *Isochrysis galbana* dan *Chaetoceros amami* serta Kombinasinya Terhadap Pertumbuhan dan Kelulushidupan Veliger–Spat Tiram Mutiara (*Pinctada maxima*)” *Ilmu Kelautan*, 15 no. 3. 2010.

Triwahyuni, Endang Maharani dan Wikanastri Hersoelistyorini. “Analisis Kadar Detergen Anionik Pada Sediaan Pasta Gigi Anak” *Jurnal Kesehatan* 2 no. 2. 2009.

Winarto, Tjahjo. *Memproduksi Benih Tiram Mutiara*. Jakarta : Penebar Swadaya, 2004.

DAFTAR LAMPIRAN**Lampiran 1.skema umum penelitian**

Lampiran 2. Pembuatan Larutan Induk Kalsium (Ca) dan Larutan Standar kalsium (Ca)

1. Pembuatan Larutan Induk Kalsium (Ca) 1000 mg/L

$$\text{Mr CaCO}_3 = [(1 \times \text{Ar Ca}) + (1 \times \text{Ar C}) + (3 \times \text{Ar CO})] \text{ g/mol}$$

$$= [(1 \times 40) + (1 \times 12) + (3 \times 16)] \text{ g/mol}$$

$$= (40 + 12 + 48) \text{ g/mol}$$

$$= 100 \text{ g/mol}$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{Ar Ca}}{\text{Mr CaCO}_3} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{\text{Volume Sampel}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{40 \text{ g/mol}}{100 \text{ g/mol}} \times \frac{\text{Berat Sampel}}{0.1 \text{ L}}$$

$$1000 \text{ mg/L} = \frac{40 \times \text{Berat Sampel}}{10 \text{ L}}$$

$$\text{Berat sampel} = \frac{1000 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 10 \text{ L}}{40}$$

$$\text{Berat Sampel} = 250 \text{ mg}$$

$$\text{Berat sampel} = 0.25 \text{ gr}$$

Keterangan :

Mr : Massa molekul relatife (g/mol)

Ar : Massa atom relatife (g/mol)

2. Pembuatan larutan standar kalsium (Ca)

Contoh pembuatan larutan standar 50 ppm

$$V_1 \times C_1 = V_2 \times C_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 50 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 50 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} = 2.5 \text{ mL}$$

Untuk pembuatan larutan standar 100, 150, 200, 250 pengerjaan sama dengan perhitungan di atas.

Keterangan :

V_1 = Volume awal (mL)

C_1 = Konsentrasi awal (ppm)

V_2 = Volume akhir (mL)


C_2 = Konsentrasi akhir (ppm)

Lampiran 3. penentuan nilai slope, intersep, persamaan garis lurus, konsentrasi dan nilai regresi pada kalsium (Ca)

Tabel Absorbansi Larutan Standar Kalsium (Ca)

No	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	Xy
1	0	0.0002	0	0.00000004	0
2	50	0.0601	2500	0.00361201	3.005
3	100	0.1245	10000	0.01550025	12.45
4	150	0.1873	22500	0.03508129	28.095
5	200	0.2504	40000	0.06270016	50.08
6	250	0.3249	62500	0.10556001	81.225
$\sum n = 6$	$\sum x = 750$	$\sum y = 0.9474$	$\sum x^2 = 137500$	$\sum y^2 = 0.22245376$	$\sum xy = 174.855$

Berikut adalah grafik larutan standar kalsium



grafik Absorbansi Larutan Standar Kalsium (Ca)

1. Persamaan nilai slope

$$\text{Diketahui : } n = 6$$

$$\sum x = 750$$

$$\sum y = 0.9474$$

$$\sum x^2 = 137500$$

$$\sum y^2 = 0.2224$$

$$\sum xy = 174.855$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \\ &= \frac{6 (174.855) - (750)(0.9474)}{6 (137500) - (750)^2} \\ &= \frac{1049.13 - 710.55}{825000 - 562500} \\ &= \frac{338.58}{262500} \\ &= 0.00128988285 \\ &= 0.0013 \end{aligned}$$

2. Penentuan nilai interslope

$$\begin{aligned} b &= \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2} \\ &= \frac{(0.9474)(137500) - (750)(174.855)}{6 (137500) - (750)^2} \\ &= \frac{130267.5 - 131141.3}{825000 - 562500} \\ &= \frac{-873.8}{262500} = -0.0033 \end{aligned}$$

3. Penentuan persamaan garis lurus

Diketahui : $a = 0.0004$

$$b = -0.0033$$

$$y = ax + b$$

$$y = 0.0004 - 0.0033$$

4. Perhitungan nilai regresi

$$\begin{aligned}
 R^2 &= \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{\{(n\sum x^2) - (\sum x)^2\} \{(n\sum y^2) - (\sum y)^2\}}} \\
 &= \frac{(6 \times 524.565) - (2250 \times 0.9474)}{\sqrt{\{6(13750) - (750)^2\} \{6(0.2224) - (0.9474)^2\}}} \\
 &= \frac{1049.13 - 710.55}{\sqrt{\{825000 - 562500\} \{1.3344 - 0.8975\}}} \\
 &= \frac{338.55}{\sqrt{(262500 \times 0.4394)}} \\
 &= \frac{338.55}{\sqrt{114686.3}} \\
 &= \frac{338.58}{338.6536} \\
 &= 0.999782767 \\
 &= 0.9997
 \end{aligned}$$

lampiran 4. Perhitungan konsentrasi kalsium (Ca) pada cangkang kerang mutiara

$$y = ax + b$$

Keterangan : y = absorban

a = slope

x = konsentrasi

b = intersep

a. Sampel I

$$y = ax + b$$

$$0.3023 = 0.0013 x - 0.0033$$

$$0.0013 x = 0.3023 - 0.0033$$

$$x = \frac{0.3023 - 0.0033}{0.0013}$$

$$= \frac{0.299}{0.0013} = 230 \text{ mg/L}$$

$$Ca = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{230 \text{ mg/L} \times 0.1 \text{ L}}{1.0000 \text{ gr}}$$

$$= \frac{23 \text{ mg}}{0.001 \text{ kg}}$$

$$= 23000 \text{ mg/kg}$$

$$Ca (\%) = 23000 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 2.3 \%$$

b. Sampel duplo

$$y = ax + b$$

$$0.3023 = 0.0013 x - 0.0033$$

$$0.0013 x = 0.3050 - 0.0033$$

$$x = \frac{0.3050 - 0.0033}{0.0013}$$

$$= \frac{0.3017}{0.0013} = 232.0769 \text{ mg/L}$$

$$\text{Ca} = \frac{C \times V}{B}$$

$$= \frac{232.0769 \text{ mg/L} \times 0.1 \text{ L}}{1.0000 \text{ gr}}$$

$$= \frac{23.20769 \text{ mg}}{0.001 \text{ kg}}$$

$$= 23207.69 \text{ mg/kg}$$

$$\text{Ca} (\%) = 23207.69 \frac{\text{mg}}{\text{kg}} \times \frac{1 \text{ kg}}{10000 \text{ mg}} \%$$

$$= 2.230769 \%$$

Lampiran 5. Tabel hasil uji mikrobiologi antibakteri

Konsentrasi Kayu siwak	Zona Hambat Bakteri Streptococcus mutan			
	R1	R2	R3	Rata-rata
10 gram CaCO₃				
0.25	28.98	29.17	29.36	29.17
0.50	31.07	30.18	31.23	31.16
0.75	31.42	31.38	31.33	31.37
15 gram CaCO₃				
0.25	26.28	26.63	26.95	26.62
0.50	28.17	28.26	28.38	28.27
0.75	28.97	29.10	29.25	29.10
20 gram CaCO₃				
0.25	22,72	22.99	23.14	22.95
0.50	22.80	24.696	24.18	23.89
0.75	22.02	25.67	25.92	25.53

Sampel (Duplo)	Zona Hambat Bakteri Streptococcus mutan			
	R1	R2	R3	Rata-rata
10 gram CaCO₃				
0.25	27.92	28.00	28.07	30.00
0.50	30.14	30.13	30.18	30.15
0.57	30.30	30.70	30.74	30.58
15 gram CaCO₃				
0.25	26.89	27.33	27.67	27.29
0.50	27.53	27.33	27.35	27.40
0.75	27.52	27.97	28.09	27.99
20 gram CaCO₃				
0.25	20.54	20.56	20.67	20.59
0.50	24.14	24.28	24.29	24.23
0.75	27.13	26.59	26.59	26.87

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Cangkang kerang mutiara




Tepung cangkang



Sampel pasta gigi herbal

Analisis Pasta Gigi Herbal
(pH, viskositas dan mikrobiologi antibakteri)



RIWAYAT HIDUP



Putri Wulan Utari lahir diDili pada tanggal 21 Agustus 1994. Anak pertama dari 7 bersaudara, buah kasih dari ayahanda M. Basri Dalle dan ibunda Dahlia. Ia mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 1999 di SD Islam Cokro Aminoto No. 1 Kalabahi dan tamat pada tahun 2005. Pada tahun yang sama ia melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Kalabahi dan tamat pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke pendidikan selanjutnya ke MAN Kalabahi dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan memilih Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R