

**UJI SIFAT FISIS DAN MEKANIK PAPAN KOMPOSIT DARI
CAMPURAN SERAT BAMBU DAN SERBUK GERGAJI DENGAN
PEREKAT POLYESTER RESIN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ARNIS HANDAYANI

NIM: 60400112084

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, 31 November 2016

Penyusun



ARNIS HANDAYANI
NIM: 60400112084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “ Uji Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit Dari Campuran Serat Bambu dan Serbuk Gergaji Dengan Perakat Polyester Resin” yang disusun oleh Arnis Handayani, NIM: 60400112084, mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2016 M yang bertepatan dengan 01 Rabiul Awal 1438 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).


Gowa, 01 Desember 2016 M
01 Rabiul Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Iswadi, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc	(.....)
Munaqisy III	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D	(.....)

Diketahui Oleh


Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19091205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamin, penulis senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Allah swt karena atas segala limpahan rahmat dan karunia serta inayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul "***Uji sifat fisis dan mekanik papan komposit dari campuran serat bambu dan serbuk gergaji dengan perekat polyester resin***" dengan baik sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fisika. Shalawat dan salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw membawa kita dari zaman kebodohan untuk mencapai titik pencerahan dalam kehidupan umat manusia serta sosok yang menjadi tauladan yang sempurna yang berorientasi kepada kemuliaan hidup dan keselamatan jiwa di akhirat kelak.

Penyelesaian penulisan Skripsi ini dilakukan melalui tahapan yang sesuai dengan prosedur. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari sisi sistematika maupun dalam penggunaan bahasa. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk menyempurnakan penulisannya.

Penulisan Skripsi ini tidaklah dapat terselesaikan jika tidak adanya dorongan dari semua pihak yang telah membantu. Oleh karena itu , Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang digerakkan hatinya

oleh Allah *Subhanahu wata'ala* untuk membantu hingga pada penyelesaian Skripsi ini.

Ucapan terima kasih serta dedikasi yang teristimewa dan tak terhingga kepada Ayahanda **Abd. Rahman** dan Ibunda **Nurmiati** yang senantiasa mendo'akan, memberikan restu, membimbing, mengarahkan, mendidik dan memberikan semangat serta motivasi yang sangat besar sehingga penulis menjadi sosok seperti yang sekarang ini.

Penulis juga menyadari dalam proses penyelesaian Skripsi ini tentu banyak pihak-pihak lain yang membantu dengan ketulusan dan keikhlasan hati memberikan andil yang positif. Untuk itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si.** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.** selaku ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai pembimbing II penulis yang berperan besar memberikan segala fasilitas serta motivasi selama masa studi Penulis.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.** selaku sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan senantiasa memberi dukungan dan

menyumbangkan pikiran yang sangat luar biasa selama penyusunan tugas akhir penulis.

5. Bapak **Iswadi, S.Pd, M.Si** selaku penguji I, ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc** selaku penguji II dan bapak **Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi** selaku penguji III yang telah senantiasa memberikan bimbingan, saran serta nasehat.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah tulus sepenuh hati memberikan ilmu kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Pak **Muktar, ST**, Pak **Munim, ST** dan kak **Nurhaisah, S.Si** yang telah meminjamkan alat-alat yang saya butuhkan.
8. Pak **Amri** dan kak **Heru** selaku laboran di Laboratorium Teknologi Kehutanan UNHAS yang telah banyak membantu penulis selama pembuatan dan pengujian mekanik pada penelitian penulis.
9. Kak **Nurrahmah** selaku laboran di Laboratorium Kimia Fisika yang banyak membantu penulis selama melakukan pengujian kadar air.
10. Teman terdekatku **Andi Harlia, Hasmawati, Andi Riana Purnamasari, Aswinda, Ayu Wahyuni Ardi, Sitti Rukma Syari, Anita, Arni Alimuddin, Yulia Kirana Latsmi, Nursakina, Sitti Fatimah, Lisa Marlisa Syam, Dewi Kartika Lestari.** yang selalu setia meluangkan waktunya dan memberikan dorongan selama penyusunan tugas akhir penulis.
11. Kepada teman-teman Penulis **Angkatan 2012** yang telah banyak memberikan warna dalam hamparan permadani kehidupan Penulis selama masa studi terlebih

pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini (mohon maaf tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu) dan kepada kakak-kakak angkatan 2009, 2010, 2011, serta adik-adik angkatan 2013, 2014 dan 2015 yang telah memberikan partisipasi selama masa studi Penulis.

12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuanya.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dari semua pihak dan mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu meridhoi niat baik hambaNya. Amin.

Samata, 11 November 2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penulis,

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Arnis Handayani
NIM.60400112084

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-iv
DAFTAR ISI.....	v-vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR SIMBOL.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-4
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5-24
2.1 Komposit.....	5
2.2 Standar mutu papan komposit	9
2.3 Perekat polyester.....	10
2.4 Bambu	12
2.5 Serbuk Kayu	15
2.6 Sifat fisis papan komposit.....	17
2.7 Sifat mekanik papan komposit	20
2.8 Wawasan Al-quran tentang papan komposit	22

BAB III METODE PENELITIAN.....	25-33
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	25
3.2 Alat dan Bahan.....	25
3.3 Prosedur Penelitian.....	27
3.3.1 Prosedur pembuatan papan komposit.....	27
3.3.2 Prosedur pengujian papan komposit	29
3.4 Diagram alir penelitian	33
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 34-45
4.1 Tahap pembuatan papan komposit.....	34
4.2 Tahap pengujian papan komposit.....	34
4.2.1 Tahap pengujian kerapatan	35
4.2.2 Tahap pengujian kadar air	36
4.2.3 Tahap pengujian daya serap air	38
4.2.4 Tahap pengujian MOE.....	40
4.2.5 Tahap pengujian MOR	43
 BAB V PENUTUP.....	 46-47
5.1 Kesimpulan	46
5.2 Saran.....	47
 DAFTAR PUSTAKA	 48-49
LAMPIRA-LAMPIRAN	50-89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan	Halaman
2.1	Pembagian papan komposit.....	5
2.2	Papan komposit	6
2.3	Tanaman bambu	12
2.4	Serat bambu.....	14
2.5	Serbuk gergaji kayu.....	16
3.1	Pola pemotongan sampel uji	28
3.2	Pengujian MOE dan MOR.....	31
4.1	Histogram uji kerapatan	35
4.2	Histogram uji kadar air.....	37
4.3	Histogram uji daya serap air	39
4.4	Histogram Modulus Elastisitas (MOE).....	41
4.5	Histogram Modulus Patah (MOR).....	42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

No	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Standar mutu papan partikel.....	9
2.2	Spesifikasi Unsaturated polyester resin	10
2.3	Persentase komponen yang terkandung dalam bambu.....	13
2.4	Sifat-sifat kayu jati	16
3.1	Uji kerapatan papan komposit.....	29
3.2	Uji kadar air papan komposit	30
3.3	Uji daya serap air papan komposit.....	31
3.4	Uji MOE papan komposit	32
3.5	Uji MOR papan komposit.....	32

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan	Halaman
ρ	Kerapatan (gr/cm^3)	16
M	Massa kering udara contoh uji (gr)	16
V	Volume kering udara contoh uji (cm^3)	16
PT	Pengembangan tebal	17
T1	Tebal sebelum direndam air (cm)	17
T2	Tebal setelah direndam air (cm)	17
MOE	Modulus of Elasticity (modulus elastisitas) (kgf/cm^2)	17
P	Perubahan beban yang digunakan (kgf)	18
L	Jarak sangga (cm)	18
Y	Perubahan defleksi setiap perubahan beban (cm)	18
B	Lebar contoh uji (cm)	18
D	Tebal contoh uji (cm)	18
MOR	Modulus of Rupture (modulus patah) (kgf/cm^2)	18
P	Berat maksimum (kgf)	18
L	Panjang bentang (cm)	18
B	Tebal contoh uji (cm)	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Perihal
1.	Data mentah hasil penelitian	L2
2.	Analisis data penelitian	L5
3.	Alat dan bahan penelitian	L14
4.	Prosedur pembuatan sampel	L20
5.	Jadwal Kegiatan penelitian	L26
6.	Dokumentasi persuratan penelitian	L28



ABSTRAK

Nama Penyusun : Arnis Handayani

NIM : 60400112084

Judul Skripsi : Uji sifat fisis dan mekanik papan komposit dari campuran serat bambu dan serbuk gergaji dengan perekat polyester resin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanik papan komposit dari bahan baku serat bambu dan serbuk gergaji dengan menggunakan polyester sebagai perekat. Penelitian ini dilakukan dengan menyiapkan bahan baku papan komposit. Kemudian melakukan pembuatan papan komposit dengan menggunakan mesin (hotpress) dan mendinginkan selama 2 minggu. Setelah itu melakukan proses pemotongan sampel dan melakukan pengujian yaitu sifat fisis yang meliputi kerapatan, kadar air, daya serap air, sedangkan sifat mekanik meliputi Modulus Elastisitas (MOE) dan Modulus of Reptur/modulus patah (MOR). Ukuran papan yang digunakan yaitu 25 cm x 25 cm x 1 cm dan suhu 150°C dengan tekanan selama 15 menit. Hasil penelitian yang diperoleh untuk sifat fisis yaitu kerapatan (0,673 – 0,702) g/cm³, kadar air (5,976 -6,635)%, daya serap air (261,734-280,107)% sedangkan untuk sifat mekanik yaitu MOE (3305,081 – 5798,94) kgf/cm² dan MOR (23,294 – 37,477) kg/cm². Hasil yang diperoleh tidak memenuhi standart JIS A 5908-2003 kecuali kerapatan dan kadar air.

Kata kunci: *Papan komposit, Sifat fisis dan sifat mekanik.*

ABSTRACT

Nama Penyusun : Arnis Handayani

NIM : 60400112084

Judul Skripsi : Test physical and mechanical properties of composite boards of a mixture of bamboo fiber and sawdust with adhesive polyester resin.

This study aims to determine the physical and mechanical properties of the composite board bamboo fiber raw material and sawdust by using polyester as an adhesive. This research was conducted by preparing raw materials composite board. Then do the manufacture of composite boards using a machine (hotpress) and silence for 2 weeks. After the cutting process the samples and perform tests that physical properties include density, moisture content, water absorption, while the mechanical properties include the Modulus of Elasticity (MOE) and Modulus of Reptur / fracture modulus (MOR). Board size used is 25 cm x 25 cm x 1 cm and a temperature of 150oC with pressure for 15 minutes. The results obtained for the physical properties, namely density (0.673 to 0.702) g / cm³, water content (5.976 -6.635)%, water absorption (261.734 to 280.107)% while for the mechanical properties that MOE (3305.081 to 5798.94) kgf / cm² and MOR (23.294 to 37.477) kg / cm². The results did not meet the standard JIS A 5908-2003 except for the density and moisture content.

Keywords: Board composite, physical properties and mechanical properties.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan manusia terhadap kayu sebagai bahan konstruksi bangunan dan furniture terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Berdasarkan data statistik pada tahun 2013 produksi total kayu gergaji Indonesia mencapai 2,6 juta m^3 per-tahun. Dengan limbah yang terbentuk sebesar 54,24% dari produksi total, maka dihasilkan limbah pergergajian kayu sebanyak 1,4 juta m^3 per-tahun. Berkaitan dengan bertambahnya jumlah akan kebutuhan primer tersebut maka dibutuhkan pula bahan baku kayu yang tidak sedikit jumlahnya.

Selain kayu sumber daya alam lainnya yang banyak diproduksi di Indonesia adalah bambu. Bambu merupakan kelompok hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang potensial dapat menggantikan penggunaan kayu. Di Indonesia sendiri produksi bambu tidak kalah banyak jumlahnya dengan produksi bahan baku kayu. Berkenaan dengan banyaknya produksi akan bahan baku kayu dan bambu maka produksi limbah yang dihasilkan akan sebanding dengan jumlah produksi yang diolah.

Berkenaan dengan banyaknya limbah yang dihasilkan maka dibutuhkan alternatif pengolahan limbah. Pengolahan limbah yang bisa dilakukan salah satunya ialah pembuatan papan komposit dari serat bambu dan serbuk gergaji dengan menggunakan perekat polyester resin, keunggulan dari perekat ini adalah pengerjaan mudah, kemampuan terhadap cuaca sangat baik, tahan terhadap kelembaban dan sinar

ultra violet, proses pengerasan cepat tanpa menimbulkan gas, warnanya terang, dimensinya stabil dan memiliki sifat fisis serta tahanan listrik yang baik.

Papan komposit merupakan kombinasi antara dua material atau lebih yang berbeda bentuknya, disusun dari dua komponen yaitu perekat dan serat. Sebelumnya telah dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan limbah tersebut diatas, oleh Noor Mirad Sari dan Mudji Suhardiman.

Penelitian tentang komposit dengan campuran serat sabut kelapa dan serbuk gergaji dengan perekat urea formaldehid diperoleh bahwa Sifat fisika seperti kerapatan : 0,93 gr/cm³, kadar air : 11,83%, penyerapan air : 31,26% dan pengembangan tebal 6,70%. Sifat mekanika seperti keteguhan lentur : 15.103, 51kg/cm² dan keteguhan patah 127,22kg/cm² (Noor Mirad Sari dan Mudji Suhardiman).

Kemudian menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Mudji Suhardiman “Desain proses pembentukan serat bambu sebagai bahan dasar produk industri kreatif berbahan dasar serat pada UKM”. Dari hasil percobaan dengan berbagai alternatif solusi alternatif pengolahan serat bambu, teknologi sederhana dapat diterapkan dalam pengolahan serat bambu berbasis pada penggunaan soda api (NaOH) berkadar rendah. Kadar rendah (5% NaOH) meminimalkan dampak kerusakan lingkungan karena faktor penggunaan zat kimia ini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai pembuatan papan komposit dari pencampuran limbah serbuk gergaji dan serat bambu dengan perekat polyester resin. Dalam penelitian ini akan dilakukan uji

sifat fisis seperti kerapatan, kadar air, penyerapan air dan mekanik seperti keteguhan lengkung, keteguhan patah pada papan komposit sehingga nantinya diharapkan jenis papan komposit yang berkualitas baik, papan komposit ini diujikan pada Standar JIS 5908-2003.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana sifat fisis seperti kerapatan, kadar air dan penyerapan air, sifat mekanik seperti modulus elastis (MOE), modulus patah (MOR) pada pembuatan papan partikel dengan menggunakan bahan dasar serat bambu dan serbuk gergaji dengan perekat polyester resin?

1.3 Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sifat fisis seperti kerapatan, kadar air dan penyerapan air, sifat mekanik seperti modulus elastis (MOE), modulus patah (MOR) pada pembuatan papan partikel dengan menggunakan bahan dasar serat bambu dan serbuk gergaji dengan perekat polyester resin.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Bahan dasar yang digunakan adalah serat bambu, serbuk gergaji, polyester resin sebagai perekatnya.
2. Pada penelitian ini akan diamati pengaruh penambahan serat bambu dengan pengujian meliputi kerapatan, kadar air, penyerapan air, modulus elastis (MOR), modulus patah (MOE).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk masyarakat, produsen mebel, dinas perindustrian pada khususnya dan para produsen yang berkelut dalam dunia industri kayu dan bambu tentang manfaat limbah serat bambu dan serbuk gergaji sebagai bahan dasar pembuatan papan komposit. Dapat digunakan sebagai papan partikel dengan memanfaatkan serat bambu dan serbuk gergaji untuk menjadi sesuatu yang bernilai tinggi dan berkualitas.
2. Dapat menghasilkan jenis papan komposit yang berkualitas dan bernilai tinggi.
3. Sebagai alternatif untuk meminimalisis produksi limbah bambu dan kayu khususnya diwilayah Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Komposit


Komposit berasal dari kata kerja “to compose” yang berarti menyusun atau menggabungkan. Komposit adalah struktur material yang terdiri dari dua kombinasi bahan atau lebih yang dibentuk pada skala makroskopik dan menyatu secara fisika (kaw 1997). Menurut Schwartz (1984) mendefinisikan komposit sebagai sistem material yang terdiri dari gabungan dua atau lebih unsur pokok yang berbeda bentuk atau komposisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Pembagian komposit (Schwartz 1984)

Sedangkan menurut Gibson (1994), material komposit didefinisikan sebagai kombinasi antara dua material atau lebih yang berbeda bentuknya, komposisi

kimianya, yang tidak saling melarutkan dimana material yang satu berperan sebagai penguat dan yang lainnya sebagai pengikat. Komposit disusun dari dua komponen yaitu matriks atau resin, dan penguat atau filler. Filler ini dapat berupa partikel atau serat, serat dapat berasal dari alam maupun sintesis. Yang dari alam biokomposit contohnya adalah serat rami, serat kenaf, sekam padi, dan sebagainya. Dan yang sintetis misalnya adalah serat E-glass (Gibson 1994).



Gambar 2.2 : Papan komposit

(Sumber : <https://achmadbasuki.wordpress.com/2014/01/09/produk-material-berbasis-kayu/>)

Komposit dapat dibagi lima berdasarkan konstituennya yaitu (Schwartz 1984)

1. Komposit serat yang terdiri dari serat dengan atau tanpa matrik.
2. Komposit flake yang terdiri dari flake dengan atau tanpa matrik.
3. Komposit partikel yang terdiri dari partikel dengan atau tanpa matrik.
4. Komposit rangka (komposit terisi) yang terdiri dari matrik rangka yang terisi dengan bahan kedua.
5. Komposit laminate yang terdiri dari lapisan atau lamemat.

Komposit dapat dibagi berdasarkan sifat dan dimensi tersebarnya yaitu :

a. Mikrokomposit

Mikrokomposit ini dapat dibagi atas tiga bagian berdasarkan ukuran dan bentuk tersebarnya yaitu :

- 1) Mikrokomposit menggunakan penguat sebaran.
- 2) Mikrokomposit menggunakan penguat partikel.
- 3) Mikrokomposit menggunakan penguat serat.

b. Makrokomposit

Bahan komposit pada umumnya terdiri dari dua unsur, yaitu matrik yang berfungsi sebagai pengikat serat dan serat (fiber) yang berfungsi sebagai penguat. Matrik harus memiliki kecocokan yang baik dengan serat. Beberapa jenis matrik polimer yang sering digunakan ialah matrik termoset (polyester, epoxy, phenolics, dan polyamids) dan matrik polimer (polyethylene, polypropylene, nilon, polycarbonate dan polyether-ether keton) (Moncrief 1975).

Komposit mempunyai kelebihan dari segi sifat mekanis, fisik, termal, dan kimianya yaitu:

1. Sifat kekuatan, kekakuan dan ketahanannya yang cukup baik.
2. Kestabilan dimensi dan ketahanan termal yang tinggi.
3. Peningkatan modulus spesifik (modulus/massa jenis) dan kekuatan spesifik (kekuatan/massa jenis) menyebabkan berat jenis komposit yang akan semakin berkurang.
4. Peningkatan ketahanan terhadap bahan kimia.

5. Biaya produksi dapat dikurangi karena bahan dasar yang digunakan berkurang.

Kelebihan pada point (3) diatas sangat penting dalam memproduksi berbagai komponen otomotif dimana pengurangan massa dapat mengurangi penggunaan energi dan meningkatkan efisinsi produk yang menggunakan bahan komposit. Namun perlu diketahui bahwa semua sifat diatas tidak dapat diperoleh secara bersamaan. Misalnya, peningkatan sifat kekakuan dan kekuatan umumnya mengurangi sifat keliatan bahan komposit tersebut. Jadi pencapaian kekuatran optimum komposit yang dihasilkan disesuaikan dengan penggunaan komposit (Gunawan, 2008).

Menurut Gibson R.F (1994), matriks dalam struktur komposit bisa berasal dari bahan polimer, logam dan keramik. Secara umum matriks mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mengikat serat menjadi satu kesatuan struktur.
2. Melindungi serat dari kerusakan akibat kondisi lingkungan.
3. Mentransfer dan mendistribusikan beban ke serat.
4. Menyumbangkan beberapa sifat seperti kekakuan, kekuatan, dan tahananlistrik.

Di bawah ini syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bahan matriks untuk pencetakan bahan komposit (Surdia, 1985) :

1. Resin yang dipakai perlu memiliki viskositas yang rendah, sesuai dengan bahan penguat danpermeable.
2. Dapat diukur pada temperatur kamar dalam waktu yang optimal.
3. Mempunyai penyusutan yang kecil pada pengawetan.
4. Memilki kelengketan yang baik dengan bahan penguat.

5. Mempunyai sifat yang baik dari bahan yang diawetkan.

2.2 Standar Mutu Papan Partikel

Japanese Industrial Standard A 5908 : 2003, menetapkan persyaratan sifat fisis dan mekanis papan partikel yang harus dipenuhi, seperti terlihat pada Tabel

2.1:

Tabel 2.1 Standar Nilai JIS A 5908:2003 Particleboard

NO	Parameter Sifat Fisis Mekanis	Standart JIS A 5908 2003
1	Kerapatan (g/cm^3)	0,4 – 0,9
2	Kadar air (%)	5 – 13
3	Daya serap air (%)	-
5	MOE (kgf/cm^2)	Min 20000
6	MOR (kgf/cm^2)	Min 80

Sumber : [JIS] Japanese Standard Association dalam Malau (2009: 28)

2.3 Perekat Polyester

Unsaturated Polyester Resin (UPR) merupakan jenis resin termoset atau lebih populernya sering disebut polyester saja. UPR berupa resin cair dengan viskositas yang cukup rendah, mengeras pada suhu kamar dengan penggunaan katalis tanpa menghasilkan gas sewaktu pengesetan seperti banyak resin termoset lainnya.

Unsaturated Polyester Resin (UPR) yang digunakan dalam penelitian ini adalah seri Yukalac 157® BQTN-EX Series, dimana memiliki beberapa spesifikasi sendiri, yaitu :

Tabel 2.2 Spesifikasi Unsaturated Polyester Resin Yukalac 157® BTQN-EX

Item	Satuan	Nilai Tipikal	Catatan
Berat Jenis	N/cm ³	1,215	25 ⁰ C
Kekerasan	-	40	Barol/GYZJ 934-1
Suhu distorsi panas	⁰ C	70	
Penyerapan air	%	0,188	24 jam
(suhu ruang)	%	0,466	7 hari
Kekuatan Fleksural	Kg/mm ²	9,4	-
Modulus Fleksural	Kg/mm ²	300	-
Daya Rentang	Kg/mm ²	5,5	-
Modulus Rentang	Kg/mm ²	300	-
Elongasi	%	1,6	-

Sumber: (Justur, 2001 dalam Nurmalita, 2010)

Resin berfungsi sebagai matrik dalam struktur komposit tetapi juga sebagai perekat pada lamina. Perekat ini terbentuk dari reaksi antara dipolyalcohol dan asam polibasa (Glen A. Rowland 2009).

1. Tidak jenuh, dengan menggunakan garam kobal bersama-sama dengan peroksida yang digunakan untuk glass fiber dengan logam, serta logam dengan logam

2. Jenuh digunakan untuk jenis termoplastik pada sol sepatu.

Keunggulan dari perekat ini adalah pengerjaan mudah, kemampuan terhadap cuaca sangat baik, tahan terhadap kelembaban dan sinar ultra violet proses pengerasan /curing cepat tanpa menimbulkan gas, warnanya terang, dimensinya stabil dan memiliki sifat fisis serta tahanan listrik yang baik. Pemberian bahan tambah katalis Mekpo pada resin UP berfungsi untuk mempercepat proses pengerasan cairan resin/curing pada suhu lebih tinggi. Penambahan katalis dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan panas yang berlebih pada proses curing. Hal ini dapat menurunkan kualitas/merusak produk komposit. Oleh karena itu pemakaian katalis dibatasi maksimal 1% dari volume resin (Justus 2001).

Pada polimerisasi, poliester akan mengalami beberapa fase yang berbedasebelum mengalami perubahan menjadi keras, tebal dan padat. Resin dengankekentalan cairan yang rendah atau sedang akan dapat larut dalam monomer. Untuk mencegah perubahan resin dari bentuk cair kebentuk agar-agar yang terlalu cepat,maka perlu dicampurkan suatu inhibitor yaitu bahan yang digunakan untuk memperlambat aktivitas kimia serta dapat memperpanjang waktu penyimpanan resin atau mengurangi kecepatan pembebasan panas yang timbul selama polimerisasi.Sedangkan bahan yang bertindak sebaliknya disebut katalisator (Cowd, 1991).

2.4 Bambu

Bambu merupakan tanaman ordo Bambooidae yang pertumbuhannya cepat dan dapat dipanen pada umur sekitar 3 tahun. Pada masa pertumbuhan, bambu dapat

tumbuh vertical 5 cm per jam atau 120 cm perhari. Umur panen yang relative singkat tersebut memberikan optimi bahwa pemakaian bambu untuk berbagai keperluan dapat dengan mudah tercukupi (Morisco,1996).



Gambar 2.3. Tanaman bambu

Sumber: Grace Hartanti (2010)

Tanaman bambu banyak ditemukan di daerah tropis di benua Asia, Afrika, dan Amerika. Benua Asia merupakan daerah penyebaran bambu terbesar. Tanaman bambu yang kita kenal umumnya berbentuk rumpun. Arah pertumbuhan biasanya tegak, kadang-kadang memanjat, dan batangnya mengayu. Jika sudah tinggi, batang bambu ujungnya agak menjuntai dan daun-daunnya seakan melambai. Tinggi tanaman bambu pada umumnya sekitar 0,3 m sampai 30 m, diameter batangnya 0,25 – 25 cm dan ketebalan dindingnya sampai 25 mm. Tanaman ini dapat mencapai umur panjang dan biasanya mati tanpa berbunga (McClure, 1966).

Tabel 2.3. Persentase komponen-komponen yang terkandung dalam batang bambu (Widya: 2006)

Komponen	Kandungan %
Selulosa	42,4 - 53,6
Lignin	19,8 - 26,6
Pentosan	1,24 - 3,77
Zat ekstraktif	4,5 - 9,9
Air	15 – 20
Abu	1,24 - 3,77
SiO ₂	0,10 – 178

Bambu diduga memiliki kesesuaian sebagai bahan baku pembuatan papan partikel ditinjau dari segi anatomis dan komposisi kimianya karena mempunyai serat panjang (3 – 4 mm). kualitas bambu berada diantara kayu dan rumput-rumputan, tetapi rasio antara panjang dan lebar serat, bambu adalah yang tertinggi di antara ketiganya, sehingga bambu merupakan bahan baku yang baik untuk pembuatan papan partikel (Suranta, 2009).



Gambar 2.4. Serat Bambu

(Sumber : Denny Nurkertamanda (2012))

Serat adalah bahan pengisi matrik yang digunakan untuk dapat memperbaiki sifat dan struktur matrik yang tidak dimilikinya, juga diharapkan mampu menjadi bahan penguat matrik pada komposit untuk menahan gaya yang terjadi. (Daniel dkk)

Bambu digunakan sebagai komposit karena jumlahnya yang sangat berlimpah dan dapat ditemui di semua wilayah Indonesia. Suatu hasil pengujian tentang sifat mekanis bambu di Indonesia yang menyatakan bahwa bambu memiliki nilai kekuatan tarik (tegangan patah untuk tarikan) sebesar 1.000 sampai 4.000 kg/cm² yang setara dengan besi baja berkualitas sedang. Besarnya nilai kekuatan tarik dari bambu merupakan pilihan alternatif, karena bambu mempunyai potensi yang tinggi, murah, kuat, dan kemampuan seperti besi baja sebagai tulangan beton (Taufik dkk., 2013).

Bambu betung (*Dendrocalamu asper*) memiliki sifat yang keras dan baik untuk bahan bangunan, perbanyakannya bambu betung dilakukan dengan potongan batang atau cabangnya. Jenis bambu ini dapat ditemukan didarat rendah sampai ketinggian 2000 mdpl. Bambu ini akan tumbuh baik bila tanahnya cukup subur, terutama didaerah yang beriklim tidak terlalu kering. Bambu betung adalah bambu yang kuat, tingginya bias mencapai 20-30 m dan diameter batang 8-20 cm. Bambu betung juga banyak digunakan untuk bahan bangunan rumah maupun jembatan. Bambu betung bisa dipanen pada umur 3.4 tahun dengan produksi sekitar 8 ton. Kerapatan serat bambu betung adalah 0,8 g/cm³ (Krisdianto dkk, 2000)

Serat yang dihasilkan dari batang bambu memiliki sifat yang kuat, agak kaku, awet, murah dan cukup banyak tersedia di lingkungan sekitar. Bambu memiliki kuat tarik yang tinggi berkisar 10 – 40 kg/ cm³ serta keawetannya dapat ditingkatkan

dengan cara yang sederhana yaitu dengan cara merendamnya di dalam air. (Chasanah, 2005).

2.5 Serbuk kayu (wood flour)

Reineke (1966) dalam Craig, *et al.* (2005), menyatakan bahwa istilah serbuk kayu “diterapkan agak longgar untuk kayu halus yang terpisah kemudian direduksi menjadi partikel lebih mendekati kepada pengertian tepung sereal dalam ukuran, penampilan, dan teksturnya”. serbuk kayu biasanya merujuk pada sebuah partikel yang cukup kecil untuk melewati sebuah saringan dengan ukuran 850 mikron (menurut standar Amerika sekitar 20 mesh).

Kayu jati memiliki nama botani *Tectona Grandits* L.f. serbuk gergaji mempunyai manfaat yaitu mempermudah pembentukan pori-pori.

Tabel 2.3. Sifat-sifat kayu jati (S Wirjomartono, 1991)

No	Sifat	Satuan	Nilai
1	Berat jenis	$\text{Kg}/\frac{\text{uar}^3}{\text{cm}^3}$	0,62-0,73
2	Kadar abu	%	1,4
3	Kadar silica	%	0,4
4	Serabut	%	66,3
5	Nilai kalor	Cal/gram	5081
6	Kerapatan	Cal/gram	0,44



Gambar 2.5 serbuk kayu

Sumber (kayuserbuk.wordpress.com)

Kebutuhan manusia akan kayu sebagai bahan bangunan baik untuk keperluan konstruksi, dekorasi, maupun furniture terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan kayu untuk industri perkayuan di Indonesia diperkirakan sebesar 70 juta m³ per tahun dengan kenaikan rata-rata sebesar 14,2 % per tahun sedangkan produksi kayu bulat diperkirakan hanya sebesar 25 juta m³ per tahun, dengan demikian terjadi defisit sebesar 45 juta m³. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya daya dukung hutan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan kayu. Keadaan ini diperparah oleh adanya konversi hutan alam menjadi lahan pertanian, perladangan berpindah, kebakaran hutan, praktik pemanenan yang tidak efisien dan pengembangan infrastruktur yang diikuti oleh perambahan hutan. Disamping meningkatkan penggunaan bahan berlignoselulosa non kayu, dan pengembangan produk-produk inovatif sebagai bahan bangunan pengganti kayu (Macklin, 2008b).

Selama ini limbah serbuk kayu banyak menimbulkan masalah dalam penanganannya yang selama ini dibiarkan membusuk, ditumpuk dan dibakar yang

kesemuanya berdampak negatif terhadap lingkungan sehinggapenanggulungannya perlu dipikirkan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah memanfaatkannya menjadi produk yang bernilai tambah dengan teknologi aplikatif dan kerakyatan sehingga hasilnya mudah disosialisasikan kepada masyarakat (Macklin, 2008b).

2.6 Sifat Fisis

1. Kerapatan papan partikel (Density)

Kerapatan adalah suatu ukuran kekompakan suatu partikel dalam lembaran. Nilainya sangat tergantung pada kerapatan serat digunakan dan besarnya tekanan kempa yang diberikan selama proses pembuatan lembaran. Makin tinggi kerapatan papan partikel yang akan dibuat akan semakin besar tekanan yang digunakan pada saat pengempaan. Ditetapkan pada cara yang sama pada semua standar, tetapi persyaratannya tidak selalu sama. Kerapatan adalah massa per unit volume dengan kedua nilai tersebut pada kadar air yang sama (Haygreen dan Bowyer, 1996 dalam Asmadi, 2012).

Dengan mengetahui kerapatan papan maka kita akan mengetahui kekuatannya, semakin rendah kerapatan maka persyaratan kekuatan papan pun akan semakin rendah. Dengan mengetahui kerapatan maka kita dapat menghasilkan kekuatan kayu diisyaratkan oleh standar.

Berdasarkan kerapatannya, Maloney (1993) dalam Asmadi (2012) membagi papan partikel menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Papan partikel berkerapatan rendah (low density particleboard), yaitu papan yang mempunyai kerapatan kurang dari $0,4 \text{ gr/cm}^3$.

- b. Papan partikel berkerapatan sedang (medium density particleboard), yaitu papan yang mempunyai kerapatan antara 0,4-0,8 gr/cm³.
- c. Papan partikel berkerapatan tinggi (high density particleboard), yaitu papan yang mempunyai kerapatan lebih dari 0,8 gr/cm³.

Selanjutnya Maloney (1993) dalam Asmadi (2012) menyatakan bahwa dibandingkan dengan kayu asalnya, papan partikel mempunyai beberapa kelebihan seperti:

1. Papan partikel bebas mata kayu, pecah, dan retak.
2. Ukuran dan kerapatan papan partikel dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Tebal dan kerapatannya seragam serta mudah untuk dikerjakan.
4. Mempunyai sifat isotropis.
5. Sifat dan kualitasnya dapat diatur.

Menurut Putra (2011: 12) Kerapatan papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\rho = \frac{m}{V} \dots \dots \dots (2.1)$$

Dengan:

- ρ : Kerapatan (gr/cm³)
- m : Massa kering udara contoh uji (gr)
- V : Volume kering udara contoh uji (cm³)

2. Kadar air papan partikel (*Water Content*)

Kadar air papan partikel tergantung pada kondisi udara sekelilingnya, karena papan

partikel ini terdiri atas bahan-bahan yang mengandung lignoselulosa sehingga bersifat higroskopis. Kadar air papan partikel akan semakin rendah dengan semakin banyaknya perekat yang digunakan, karena kontak antara partikel akan semakin rapat sehingga air akan sulit untuk masuk diantara partikel kayu. Ditetapkan dengan cara yang sama pada semua standar, yaitu metode oven (metode pengurangan berat). Walaupun persyaratan kadar air tidak selalu sama pada setiap standar, perbedaannya tidak terlalu besar (Widarmana, 1977 dalam Asmadi, 2012).

Menurut Putra (2011: 13), kadar air papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KA = \frac{m_{KU} - m_{KO}}{m_{KO}} \times 100\% \dots \dots \dots (2.2)$$

Dengan:

KA : Kadar air (%)

m_{KU} : Massa kering udara (gr)

m_{KO} : Massa kering oven (gr)

2. Daya serap air (*Water Absorption*)

Merupakan sifat fisika papan yang menyatakan kemampuan kemampuan papan untuk menyerap air selama 2 jam dan 24 jam (Hakim, 2002). Menurut Putra (2011: 13) Daya serap air dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$WA = \frac{B_2 - B_1}{B_1} \times 100\% \dots \dots \dots (2.3)$$

Dengan:

WA : Water Absorption (%)

B₁ : Berat contoh uji sebelum perendaman (gr)

B₂ : Berat contoh uji setelah perendaman (gr)

2.7 Sifat Mekanis

1. Modulus Elastisitas (Modulus of Elasticity (MOE))

Adalah nilai yang menunjukkan sifat kekakuan yang mana merupakan ukuran dari kemampuan balok maupun tiang dalam menahan perubahan bentuk ataupun lenturan yang terjadi akibat adanya pembebasan pada batas proporsi (Maloney, 1993 dalam Muharram, 1995: 14).

Menurut Putra (2011: 14) modulus elastisitas papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3} \dots \dots \dots (2.4)$$

Keterangan :

MOE : Modulus of Elasticity (modulus elastisitas) (kgf/cm²)

P : Perubahan beban yang diberikan (kgf)

L : Jarak sangga (cm)

Y : Perubahan defleksi setiap perubahan beban (cm)

b : Lebar contoh uji (cm)

d : Tebal contoh uji (cm)

2. Modulus Patah (*Modulus of Rupture* (MOR))

Modulus patah (MOR) merupakan keteguhan patah dari suatu balok yang dinyatakan dalam besarnya tegangan per satuan luas, yang mana dapat dihitung dengan menggunakan besarnya tegangan pada permukaan bagian atas dan bagian bawah pada balok pada beban maksimum (Maloney, 1993 *dalam* Muharram, 1995: 10).

Menurut Putra (2011: 15) modulus patah papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MOR = \frac{3PL}{2bh^2} \dots\dots\dots(2.5)$$

Keterangan :

MOR: Modulus of Rupture (modulus patah) (kgf/cm²)

P : Berat maksimum (kgf)

L : Panjang bentang (cm)

b : Lebar contoh uji (cm)

h : Tebal contoh uji (cm)

2.8 Wawasan Al-quran Tentang Papan Komposit

Melalui pembutan papan komposit dari serat bambu dan serbuk gergaji diharapkan terjadi peningkatan nilai tambah dari limbah serbuk gergaji sehingga limbah tersebut tidak terbuang sia-sia. Sebagai manusia hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah swt yang telah diberikan termasuk adanya tanaman bambu dan pepohonan yang tumbuh dimuka bumi ini yang ternyata sangat bermanfaat bagi

ummat manusia sebagaimana firman Allah swt dalam Al-quran surah Ali-Imran Ayat 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka”.(Kementerian Agama RI, 2012).

Adapun pemanfaatan tumbuhan atau tanaman khususnya bambu sebagai serat dalam pembuatan papan partikel sesuai dengan firman Allah swt QS. Thaha’/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا
بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam”. (Kementerian Agama RI, 2012).

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt memperlihatkan tanda kekuasaannya dengan menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan untuk kepentingan hidup manusia. Hal ini diperkuat oleh hadis Rasulullah saw yang artinya “Jika hari

kiamat telah tegak sedang ditangan seorang diantara kalian terdapat bibit pohon korma; jika ia mampu untuk tidak berdiri sampai ia menanamnya, maka lakukanlah,”(HR. Ahmad). Menanam pohon sangat penting karena memiliki manfaat sangat besar bagi semua makhluk di bumi ini, manusia, hewan dan yang lainnya. Hal ini telah terbukti bahwa manusia tidak akan bisa hidup di bumi ini andai kata tidak ada tanaman di bumi ini.

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa air hujan yang turun dari langit untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bukti bahwa air merupakan bagian penting bagi pertumbuhan tanaman dengan diperolehnya banyak kandungan air atau kadar air, hampir semua tumbuhan terutama pada bambu. Dan sifat fisis mempunyai pengaruh yang sangat penting pada papan komposit.

Menurut tafsir Ibnu Katsir (2007: 390-391), orang-orang yang mendalam pemikirannya dan berpikir tajam (Ulul Albab), akan berpikir bahwa Allah tidak menciptakannya dengan sia-sia, tetapi dengan hak. Mereka (Ulul Albab) menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang bathil dengan berkata :”*Maha suci Engkau*”, yakni dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Allah menciptakan segala makhluk dengan sungguh-sungguh dan adil.

Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan, pada hakikatnya ditetapkan dan diatur Allah swt yang maha penguasa dan maha pengolah sesuatu. Hakikat ini kembali diterapkan pada QS Ali-Imran/3:191, dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berfikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti

matahari, bulan dan jutaan gugusan bintang-bintang yang terdapat dilangit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran bumi dan prosesnya, dan melahirkan silih berganti malam dan siang perbedaannya baik dari masa, maupun dalam waktu yang panjang dan pendek terdapat tanda-tanda kemaha kuasa Allah bagi Ulul Albab, yaitu orang-orang yang memiliki akal murni yang terus menerus mengingat Allah, dengan ucapan dan hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau beristirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring ataupun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yaitu kejadian sistem kerja langit dan bumi dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: “Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan alam raya dan segala isinyaini dengan sia-sia tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, lihat atau didengar dari kebutuhan atau kekurangan. Maha suci engkau dari semua itu. Jika merujuk pada surah Ali-Imran/3:191 diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah swt dialam semesta ini tidak ada yang sia-sia, maka sampah dan limbah memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, seperti pada serat bambu dan serbuk gergaji memiliki kesesuaian untuk dijadikan bahan baku pembuatan papan komposit.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Waktu : Mei – Agustus 2016

Tempat :

1. Laboratorium Teknologi Kehutanan Jurusan Teknik Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar
2. Laboratorium Fisika Dasar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Laboratorium Kimia Fisika Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah:

3.2.1. Alat

Alat yang digunakan pada pembuatan papan komposit adalah:

3.2.1.1 Alat Pembuatan Papan Komposit

Alat yang digunakan untuk membuat papan komposit pada penelitian ini

adalah :

1. Alat kempa panas (*Hotpress*)

2. Neraca analitik sebagai alat untuk menimbang massa bahan baku serbuk gergaji, serat bambu dan polyester resin yang telah digiling dan menimbang massa contoh uji.
3. Compressor digunakan sebagai penyemprot bahan polyester resin.
4. Wadah sebagai tempat pencampuran bahan.
5. Alat pencetak papan komposit dengan ukuran $25 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$.
6. Mesin ayakan 10 mesh dan 22 mesh untuk mengayak sampel uji.
7. *Table saw* sebagai alat untuk memotong sampel uji.

3.2.1.2 Alat Pengujian Papan Komposit

Alat yang digunakan pada proses pengujian adalah:

1. Uji fisis (kerapatan, kadar air dan daya serap air)

Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mikrometer sekrup
 - b. Neraca digital
 - c. Gelas kimia 250 ml
2. Uji Mekanik (modulus elastisitas dan modulus patah)
- Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:
- a. Mesin uji *Universal Testing Machine* (UTM) Local Cakra mulya (5 Ton)
 - b. Jangka sorong digital

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan adalah:

1. Serat bambu
2. Serbuk gergaji
3. Polyester resin

Sedangkan bahan yang digunakan pada proses pengujian ini adalah sampel (contoh uji) dari hasil papan komposit dengan ukuran tertentu untuk masing-masing parameter uji.

3.3 Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Prosedur Pembuatan Papan Komposit

Prosedur pembuatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Membuat cetakan papan komposit ukuran panjang 25 cm, lebar 25 cm dan tebal 1 cm.
2. Menyiapkan semua bahan baku (serat bambu, serbuk kayu dan polyester resin)
3. Menggiling serbuk kayu dan diayak hingga berukuran 22 mesh agar mempunyai ukuran partikel yang seragam
4. Perbandingan serat bambu, serbuk gergaji dan polyester adalah 3,7:93,5:2,8 %, 5,6:91,6:2,8 % dan 7,5:89,7:2,8 %.
5. Untuk perbandingan 3,7:93,5:2,8 %, mengaduk serbuk gergaji dan serat bambu hingga tercampur rata, kemudian menyemprotkan polyester resin hingga tercampur rata. Adonan tersebut dimasukkan ke dalam cetakan dengan ukuran 25 cm × 25 cm × 1 cm yang sebelumnya sudah dilapisi dengan aluminium foil.

Setelah adonan dicetak, kemudian menutup kembali adonan dengan aluminium foil dan diletakkan diantara dua plat aluminium. Adonan tersebut dikempa pada suhu 150 °C selama 15 menit.

6. Mengulangi kegiatan(5) untuk perbandingan 5,6:91,6:2,8 % dan 7,5:89,7:2,8 %..
7. Memotong sampel uji dengan ukuran seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.1 : Pola pemotongan sampel uji

Keterangan:

- A : contoh uji untuk pengujian MOE dan MOR
- B : contoh uji untuk pengujian kerapatan dan kadar air
- C : contoh uji untuk daya serap air.

8. Mengkondisikan, meletakkan di dalam ruangan dengan suhu kamar selama 14 hari.

3.3.2 Prosedur Pengujian Papan Komposit

Sifat fisis material adalah kelakuan atau sifat-sifat material yang bukan disebabkan oleh pembebanan seperti kerapatan, kadar air dan daya absopsi air yang lebih mengarah pada struktur material. Prosedur pengujian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Uji kerapatan (Density)

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran(10 x 10 x 1) cm
2. Menimbang massa contoh uji dalam keadaan kering udara dan mencatat pada tabel pengamatan.
3. Melakukan pengukuran dimensi meliputi panjang, lebar dan tebal untuk mengetahui volume contoh uji
4. Setelah menimbang papan komposit dan mengukur panjang, lebar dan tebalnya maka, data hasil pengukuran di catat pada tabel pengamatan di bawah ini:

Tabel 3.1: Uji Kerapatan Papan Partikel

Sampel	Komposisi (%)			Massa (gr)	Volume		
	Serat bambu	Serbuk gergaji	Perekat polyester resin		Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
A	3,7	93,5	2,8
B	5,6	91,6	2,8
C	7,5	89,7	2,8

5. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai kerapatan dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan II.1

2. Uji kadar air (*Water Content*)

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran(10 x 10 x 1) cm
2. Menimbang massa awal, kemudiaan di oven selama 24 jam dengan suhu 80°C.
3. Mengukur kembali massa contoh uji yang telah dioven untuk mencapai massa yang konstan.

Tabel 3.2: Uji kadar air Papan Partikel

Sampel	Komposisi (%)			Massa kering (gr)	Massa kering setelah di oven (gr)
	Serat bambu	Serbuk gergaji	Perekat Polyester		
A	3,7	93,5	2,8
B	5,6	91,6	2,8
C	7,5	89,7	2,8

4. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai kerapatan dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan II.2

3. Uji daya absorpsi air (*Water Absorption*)

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran (5 x 5 x 1) cm
2. Merendam contoh uji dengan air dingin selama 24 jam
3. Mengukur kembali contoh uji yang telah direndam kemudian dirata-ratakan


Tabel 3.3 : Uji Pengembangan Tebal Papan Partikel

Sampel	Komposisi (%)			Massa sebelum di rendam (gr)	Massa setelah di rendam (gr)
	Serat bambu	Serbuk gergaji	Perekat Polyester		
A	3,7	93,5	2,8
B	5,6	91,6	2,8
C	7,5	89,7	2,8

4. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai absorpsi air dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan II.3.
4. Uji modulus elastisitas (*Modulus of Elasticity* (MOE))

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran (20 x 5 x 1) cm
2. Mengukur dimensi lebar (b) dan tebal (t) contoh uji
3. Membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (*universal testing machine*) dengan jarak sangga 15 cm (L)



Gambar III.2 Pengujian MOE dan MOR

4. Memberikan beban di tengah-tengah jarak sangga dan pembebanan dilakukan sampai batas titik elastis contoh uji dan mengamati kemudian mencatat hasil pengamatan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Uji modulus elastisitas (MOE)

Sampel	Komposisi (gr)			Selisih beban P (gr)	Lenturan beban Y (cm)	Lebar (cm)	Tebal(cm)
	Serat bambu	Serbuk gergaji	Perekat Polyester resin				
A	3,7	93,5	2,8
B	5,6	91,6	2,8
C	7,5	89,7	2,8

5. Menghitung hasil modulus elastisitas berdasarkan rumus (II.4)

5. Uji modulus patah (*Modulus of Rupture* (MOR))

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:


1. Melanjutkan pengujian dari uji modulus elastisitas dengan cara dan contoh uji yang sama sampai contoh uji patah dan mencatat data hasil pengamatan pada tabel pengamatan di bawah ini

Tabel 3.4 : Uji modulus patah (MOR)

Sampel	Komposisi (gr)			Berat maksimum (gr)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
	Serat bambu	Serbuk gergaji	Perekat Polyester resin			
A	3,7	93,5	2,8
B	5,6	91,6	2,8
C	7,5	89,7	2,8

2. Menghitung hasil modulus patah berdasarkan rumus (II.5)

3.5 Diagram Alir



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum dibagi atas dua tahap yaitu pembuatan/pencetakan papan komposit dan proses pengujian/pengambilan data.

4.1 Tahap Pembuatan Papan komposit

Pada tahap pembuatan papan komposit ada tiga jenis bahan yang digunakan yaitu serat bambu, serbuk gergaji dan perekat polyester resin. Menggantung serat bambu terlebih dahulu, Serbuk gergaji kayu diayak bertujuan untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam sedangkan perekat polyester resin ditimbang kemudian dimasukkan ke alat penyemprot. Pada penelitian ini pembuatan papan komposit menggunakan tiga variasi komposisi masing-masing bahan yaitu perbandingan serat bambu : serbuk gergaji : perekat polyester resin sebesar (3,7:93,5:2,8) %, (5,6:91,6:2,8) %, dan (7,5:89,7:2,8) %. Pada penelitian ini digunakan cetakan ukuran panjang (p) 25 cm, lebar (l) 25 cm dan tebal (t) sesuai bahan yang telah dicampurkan. Setelah proses pencetakan maka sampel dimasukkan ke mesin *hotpress* untuk dikempa pada suhu 150 °C selama 15 menit, setelah itu sampel tersebut dimasukkan ke dalam lemari untuk didiamkan selama 14 hari. Setelah itu melakukan pengujian yang meliputi dua jenis pengujian yaitu sifat fisis dan sifat mekanis. Pengujian pada penelitian ini sifat fisis meliputi kerapatan, kadar air, dan daya serap air sedangkan pengujian sifat mekanik meliputi keteguhan lentur statis/Modulus Of Elasticity (MOE) adalah kemampuan untuk menahan perubahan bentuk atau lentur sampai

dengan batas proporsi, semakin besar beban yang bekerja semakin tinggi tegangan yang timbul dan semakin besar perubahan bentuk yang akan terjadi sampai batas proporsi, dan keteguhan lentur patah/Modulus Of Repture (MOR) tegangan yang dihitung dari beban maksimum (pada saat patah) .

Pembuatan papan komposit dengan variasi komposisi tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas dari masing-masing papan komposit.


4.2 Tahap Pengujian Papan Komposit

Tahap pengujian pada penelitian ini meliputi pengujian kerapatan, kadar air, daya serap air (WA), modulus elastisitas (MOE) dan modulus patah (MOR).

4.1.1 Tahap pengujian kerapatan (*Density*)

Pengujian kerapatan dilakukan dengan mengukur massa papan komposit dan mengukur panjang, lebar dan tinggi sehingga memperoleh nilai volume papan komposit kemudian menghitung besar nilai kerapatan menggunakan persamaan 2.1.

Kerapatan digunakan untuk menerangkan massa suatu bahan per satuan volume. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa papan komposit dengan perbandingan (3,7:93,5:2,8) % mempunyai nilai kerapatan tertinggi sedangkan papan komposit dengan perbandingan (5,6:91,6:2,8) %, mempunyai nilai kerapatan terendah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.1.



Gambar 4.1: Histogram uji kerapatan papan komposit

Berdasarkan dari hasil pengujian pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pada komposisi (3,7:93,5:2,8) % memiliki kerapatan yang paling tinggi yaitu 0,702 gr/cm³ hal ini disebabkan karena pada komposisi ini memiliki volume yang paling kecil sehingga sampel tersebut memiliki kerapatan yang paling tinggi, dan pada komposisi (5,6:91,6:2,8) %, memiliki kerapatan yang rendah yaitu 0,673 gr/cm³ karna pada komposisi ini memiliki volume yang paling tinggi.


Pada komposisi (7,5:89,7:2,8) % memiliki kerapatan yaitu 0,686 gr/cm³ lebih tinggi dari kerapatan papan komposit dengan komposisi (5,6:91,6:2,8) %, Hal ini disebabkan karna memiliki volume yang lebih tinggi dari pada papan komposit dengan komposisi (5,6:91,6:2,8) %, Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa semakin kecil volume papan komposit maka semakin tinggi kerapatannya. Proses pengepresan juga mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi

kerapatan papan dan kurang seragamnya bahan baku juga mempengaruhi kerapatan papan komposit yang dihasilkan. Nilai kerapatan yang dihasilkan papan komposit dalam penelitian ini telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam JIS A 5908-2003 (0,4-0,9 gr/cm²).

4.2.2 Tahap pengujian kadar air (*Moisture Content*)

Pengujian kadar air (KA) dilakukan dengan mengukur massa kering papan komposit kemudian papan komposit dimasukkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 80°C sehingga air yang terkandung dalam papan komposit mengalami penguapan dan mencapai massa konstan setelah mengeluarkan papan komposit dari oven kemudian mengukur kembali massa papan komposit dan menghitung nilai kadar air menggunakan persamaan 2.2.

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa kadar air papan komposit dengan perbandingan (5,6:91,6:2,8) % mempunyai nilai kadar air tertinggi, sedangkan papan komposit dengan perbandingan (3,7:93,5:2,8) % mempunyai nilai kadar air terendah.



Gambar 4.2: Histogram Uji kadar air papan komposit


Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pada komposisi (3,7:93,5:2,8) % memiliki kadar air yang paling rendah yaitu 5,976 % hal ini disebabkan karena kerapatan papan komposit ini paling tinggi yaitu $0,702 \text{ gr/cm}^3$ kerapatan yang tinggi ini disebabkan oleh volume yang paling rendah, penyebab volumenya menjadi rendah karena kandungan airnya paling sedikit. Adapun pada kandungan (5,6:91,6:2,8) % memiliki kadar air yang paling tinggi yaitu 6,635 % hal ini disebabkan karena kerapatannya rendah yaitu $0,673 \text{ gr/cm}^3$. Kerapatan yang rendah ini disebabkan oleh volume papan komposit yang tinggi karena kandungan airnya yang tinggi.

Pada komposisi (7,5:89,7:2,8) % memiliki kadar air yaitu 6,614 % lebih rendah dari kadar air papan komposit dengan komposisi (5,6:91,6:2,8) %. Hal ini disebabkan karena kerapatannya lebih tinggi daripada papan komposit dengan

komposisi (5,6:91,6:2,8) %. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kerapatan maka semakin rendah kadar airnya dan kadar air bahan baku sangat menentukan kadar air papan komposit yang dihasilkan sehingga semakin tinggi kadar air bahan baku maka kadar air papan komposit juga semakin tinggi karena tidak semua uap air dapat dikeluarkan dari dalam papan. Nilai kadar air yang dihasilkan papan komposit dalam penelitian ini telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam JIS A 5908-2003 (5-13 %).

4.2.3 Tahap pengujian daya serap air (*Water Absorption*)

Pengujian daya serap air (WA) dilakukan dengan menimbang papan komposit kemudian papan komposit di rendam dalam air dingin selama 24 jam setelah itu mengeluarkan papan komposit dari rendaman air dan menimbang kembali papan komposit setelah itu menghitung nilai daya serap air menggunakan persamaan 2.3. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa daya serap air papan komposit dengan perbandingan (5,6:91,6:2,8) % mempunyai nilai daya serap air tertinggi, sedangkan papan komposit dengan perbandingan (3,7:93,5:2,8) % mempunyai nilai daya serap air terendah.



Gambar 4.3: Histogram Uji Daya Serap Air

Berdasarkan hasil pengujian pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pada komposisi (3,7:93,5:2,8) % memiliki daya serap air yang paling tinggi yaitu 280,107 % karena pada komposisi ini memiliki kadar air terendah dimana ruang dalam komposit ini sangat kering sehingga dapat menyerap air yang banyak, dan pada komposisi (5,6:91,6:2,8) % memiliki daya serap yang rendah yaitu 261,734 % karena pada komposisi ini memiliki kadar air yang tinggi.


Pada komposisi (7,5:89,7:2,8) % memiliki daya serap air yaitu 279,167 % lebih tinggi dari daya serap air papan komposit dengan komposisi (5,6:91,6:2,8) %. Hal ini disebabkan karena memiliki kadar air yang lebih tinggi dari pada papan komposit dengan komposisi (5,6:91,6:2,8) %. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semakin rendah kadar air papan komposit maka semakin tinggi daya serap airnya. Semakin banyak serbuk gergaji yang diberikan akan meningkat

daya serapnya dimana kita ketahui serbuk gergaji lebih menyerap air dibandingkan serat bambu.

4.2.4 Tahap pengujian Modulus Elastisitas (MOE)

Pengujian Modulus elastisitas dilakukan dengan mengukur lebar dan tebal papan komposit kemudian membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (*universal testing machine*) dengan jarak sangga 15 cm (L) dan memberikan beban di tengah-tengah jarak sangga dan pembebanan dilakukan sampai batas titik elastis papan komposit setelah diperoleh nilai selisih beban dan lenturan beban kemudian menghitung nilai MOE menggunakan persamaan 2.5.

Berdasarkan data hasil pengujian mekanik papan komposit yaitu uji kuat lentur (MOE) menunjukkan bahwa nilai MOE terendah terdapat pada papan komposit dengan perbandingan (5,6:91,6:2,8) % sedangkan MOE tertinggi terdapat pada papan komposit dengan perbandingan (3,7:93,5:2,8) %.



Gambar 4.4: Histogram uji MOE papan komposit


Dari hasil pengujian pada gambar 4.4 dapat dilihat bahwa pada komposisi (3,7:93,5:2,8) % memiliki modulus elastisitas tinggi karena memiliki regangan yang rendah dimana kita ketahui bahwa modulus elastisitas merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Regangan yang rendah disebabkan karena material komposit ini memiliki kadar air yang rendah sehingga unsur-unsur penyusun menjadi kaku. Kadar air yang rendah menghasilkan nilai daya serap yang tinggi, dan kerapatan yang tinggi pula. Kemudian pada komposisi (5,6:91,6:2,8) % modulus elastisitasnya rendah karena material pada komposisi ini memiliki nilai kadar air yang tinggi, sementara daya serap airnya rendah dan nilai kerapatan yang rendah pula. Hal ini dapat dilihat pada komposisi (3,7:93,5:2,8) %. Komposisi ini memiliki nilai daya serap dan kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan komposisi material (5,6:91,6:2,8) % dan komposisi (7,5:89,7:2,8) %. Berdasarkan penjelasan teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai MOE dipengaruhi oleh besar nilai kadar air, daya serap dan nilai kerapatan yang mengakibatkan bahan memiliki kekakuan tinggi. Nilai modulus elastisitas yang dihasilkan papan komposit dalam penelitian ini tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam JIS A 5908-2003 (20400-36000 kgf/cm²).

4.2.5 Tahap pengujian Modulus Patah (MOR)

Pengujian modulus patah dilakukan dengan melanjutkan pengujian dari uji modulus elastisitas dengan cara dan contoh uji yang sama sampai contoh uji retak dan

mencatat data hasil pengamatan kemudian menghitung nilai MOR menggunakan persamaan 2.7.

Sama halnya dengan pengujian kuat lentur Berdasarkan data hasil pengujian mekanik papan komposit yaitu uji kuat patah (MOR) menunjukkan bahwa nilai MOR terendah terdapat pada papan komposit dengan perbandingan (5,6:91,6:2,8) % sedangkan MOE tertinggi terdapat pada papan komposit dengan perbandingan (3,7:93,5:2,8) %.



Gambar 4.5: Histogram uji MOR

Dari hasil pengujian pada gambar 4.5 dapat dilihat bahwa pada komposisi (3,7:93,5:2,8) % memiliki modulus elastisitas tinggi karena memiliki regangan yang rendah dimana kita ketahui bahwa modulus patah merupakan perbandingan antara tegangan dan regangan. Regangan yang rendah disebabkan karena material komposit ini memiliki kadar air yang rendah sehingga unsur-unsur penyusun menjadi kaku. Kadar air yang rendah menghasilkan nilai daya serap yang tinggi, dan kerapatan yang

tinggi pula. Kemudian pada komposisi (5,6:91,6:2,8) % modulus patahnya rendah karena material pada komposisi ini memiliki nilai kadar air yang tinggi, sementara daya serap airnya rendah dan nilai kerapatan yang rendah pula. Hal ini dapat dilihat pada komposisi (3,7:93,5:2,8) %. Komposisi ini memiliki nilai daya serap dan kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan komposisi material (5,6:91,6:2,8) % dan komposisi (7,5:89,7:2,8) %. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai MOR dipengaruhi oleh besar nilai kadar air, daya serap dan nilai kerapatan yang dapat menjadikan bahan memiliki kekakuan tinggi. Nilai modulus patah yang dihasilkan papan komposit dalam penelitian ini tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam JIS A 5908-2003 ($82-184 \text{ kgf/cm}^2$).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penambahan serat bambu memberikan pengaruh pada sifat fisis material komposit sebagai berikut:

1. Kerapatan tertinggi didapatkan pada sampel A yaitu $0,702 \text{ g/cm}^3$ sedangkan kerapatan terendah pada sampel B yaitu $0,673 \text{ g/cm}^3$, pengujian kadar air tertinggi didapatkan pada sampel B yaitu $6,63 \%$ sedangkan kadar air terendah pada sampel A yaitu $5,39 \%$, pengujian daya serap air tertinggi didapat pada sampel A yaitu $280,107 \%$ sedangkan daya serap air terendah yaitu sampel B yaitu $261,734 \%$. Hanya kerapatan dan kadar air yang telah memenuhi standar JIS-03-2105-2006.
2. Untuk uji mekanik Nilai MOE tertinggi pada sampel A yaitu $5798,940 \text{ kgf/cm}^2$ sedangkan MOE terendah pada sampel B yaitu $3305,081 \text{ kgf/cm}^2$, nilai MOR tertinggi pada sampel C yaitu $37,477 \text{ kgf/cm}^2$ sedangkan MOR terendah pada sampel B yaitu $23,294 \text{ kgf/cm}^2$. Namun berbeda halnya dengan sifat mekaniknya tidak memenuhi standar disebabkan karena serat bambu dan serbuk gergaji tidak dapat menyatu secara homogen mengakibatkan bahan penyusun papan komposit tidak mampu berikatan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diambil adalah:

1. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya menggunakan ukuran partikel yang seragam sehingga dapat meningkatkan kualitas dari papan komposit.
2. Pada penelitian dapat dilanjutkan untuk pengamatan kerapatan, kadar air, daya serap air, MOR dan MOE dengan perlakuan yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah M. N., 2005. *Pemanfaatan serat bambu dalam perancangan struktur tekstil interior*. Tugas akhir, fakultas sastra dan seni rupa universitas sebelas maret. Surakarta.
- Coud, M.A. 1991. *Kimia Polimer*, terjemahan oleh firman, H. ITB. Bandung.
- Departemen Agama RI, Al-quran Al-karim dan terjemahannya, 1996.
- Gibson, F.R., 1994. *Principles of composite mechanism*. International Edition II, Mc Graw Hill, New York.
- Glan A., 2009. *Adhesives and Adhesion*, CHEM. NZ, No 71, pp. 17-27
- Gunawan, Agus. 2008. Panduan Untuk Komposit. <http://www.wordpress.com>.
- Haygreen, J.G. dan Jim L., 1996, *Hasil hutan dan ilmu kayu*, suatu pengantar terjemahan Subjipto A.H, dan Soenardi P., Gadjha Mada University press. Yogyakarta, hal 99-102.
- Jurnal hutan tropis Borneo volume 07 No.19, September 2006.
- Japanes Industrial standard for particleboard A 5908-1994. 1994
- Kaw, A.K., 1997, *Mechanics of Composite material*, CRC. Press, New York, pp. 15.
- Krisdiant, G. Sumarni dan A Ismanto. 2000. *Sari hasil penelitian bambu*. Pusat penelitian hasil hutan.
- McClure, F. 1966. *The Bamboos A fresh Perspective*. Cambridge: Harvard University Press.
- Moncrief. R, W., 1975, *Manufacture of polyester and ist properties, man made fiber*, Newness Butterworts & Co. Ltd. London, 6th.Ed., p. 434.

Schwartz, M. M Ismail. 1992. *Composites Materials Handbook*. Edisi ke-2 New York: Mc. Graw-Hill Inc.

Schwartz, 1984, *Composite Materials Handbook*, New York: McGraw Hill Inc.

Suranta, H. G. 1966. *Oriented Strand Board dari tiga jenis bambu*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.

Surdia, T., dan Saino, S., 1985. *Pengetahuan Bahan Teknik*. Dainippon Gita Karya Printing: Jakarta.

Taufik M. I., Sugiyanto, dan Zulhanif. 2013. *Perilaku Creep pada Komposit Polyester dengan Serat Kulit . Bambu Apus (Gigantochloa Apus)*. Jurnal FEMA, Volume1, Nomor 1, Januari 2013. hlm 8-15.

Widyana, K. 2006. *Bambu dengan berbagai manfaatnya*.
<http://ejournal.unud.ac.id/abstarak/bambu%201kp.pdf>.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN I
DATA MENTAH HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Uji kerapatan

Kode Sampel	M (gr)	V (cm ³)			(gr/cm ³)
		P	L	T	
A	72,15	9,98	10	1,03	0,70188922
B	70,87	9,95	10,08	1,05	0,67296042
C	72,70	9,98	10,2	1,06	0,68585180

B. Uji kadar air

Kode Sampel	ma (gr)	mk (gr)
A	72,15	68,11
B	70,87	66,46
C	72,70	68,19

C. Uji Daya serap air

Kode Sampel	T1 (cm)	T2 (cm)
A	18,6	70,7
B	19,6	70,9
C	19,2	72,8

D. Uji MOE dan MOR

Massa (kg)	Defleksi (mm)		
	A	B	C
0,5	0,51	0,5	0,37
1,0	0,57	0,18	0,55
1,5	0,72	0,45	0,75
2,0	0,83	0,68	0,89
2,5	0,98	0,88	1,02
3,0	1,10	1,11	1,15
3,5	1,22	1,33	1,28
4,0	1,35	1,57	1,42
4,5	1,48	1,88	1,56
5,0	1,61	2,23	1,72
5,5	1,75	2,73	1,85
6,0	1,89	0,00	2,00
6,5	2,05	0,00	2,17
7,0	2,22	0,00	2,33

7,5	2,42	0,00	2,53
8,0	2,62	0,00	2,77
8,5	2,87	0,00	3,06
9,0	3,20	0,00	3,46

E. Analisis Uji MOE dan MOR

Kode Sampel	T1 (mm)	T2 (mm)	T3 (mm)	T rata2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L rata2 (mm)	delta P/ delta Y (kg/mm)	P maks (kg)	MoE (kgf/cm ²)	MoR (kgf/cm ²)
1	10.29	10.44	10.51	10.413	50.71	50.44	50.37	50.51	3.919	9.10	5797.904	37.385
2	10.54	10.33	10.40	10.423	50.69	50.64	50.70	50.68	2.248	5.70	3305.081	23.294
3	10.46	10.33	10.42	10.403	50.25	50.62	50.57	50.48	3.489	9.10	5179.381	37.477

Persentase bahan yang digunakan:

$$A : \text{Serat bambu} = \frac{20}{535} \times 100 = 3,7 \%$$

$$\text{Serbuk gergaji} = \frac{500}{535} \times 100 = 93,5 \%$$

$$\text{Polyester resin} = \frac{15}{535} \times 100 = 2,8 \%$$

$$B : \text{Serat bambu} = \frac{30}{535} \times 100 = 5,6 \%$$

$$\text{Serbuk gergaji} = \frac{590}{535} \times 100 = 91,6 \%$$

$$\text{Polyester resin} = \frac{15}{535} \times 100 = 2,8 \%$$

$$C : \text{Serat bambu} = \frac{40}{535} \times 100 = 7,5 \%$$

$$\text{Serbuk gergaji} = \frac{580}{535} \times 100 = 89,7 \%$$

$$\text{Polyester resin} = \frac{15}{535} \times 100 = 2,8 \%$$

LAMPIRAN II

ANALISIS DATA PENELITIAN

a. Perhitungan nilai kerapatan ()

$$A = \rho_A = \frac{M}{V}$$

$$\rho_A = \frac{72,15 \text{ gr}}{(9,98 \times 10,08 \times 1,03) \text{ cm}}$$

$$\rho_A = \frac{72,15 \text{ gr}}{102,794 \text{ cm}}$$

$$\rho_A = 0,702 \text{ gr/cm}^2$$

$$B = \rho_B = \frac{M}{V}$$

$$\rho_B = \frac{70,87 \text{ gr}}{(9,95 \times 10,08 \times 1,05) \text{ cm}}$$

$$\rho_B = \frac{70,87 \text{ gr}}{105,3108 \text{ cm}}$$

$$\rho_B = 0,672 \text{ gr/cm}^2$$

$$C = \rho_C = \frac{M}{V}$$

$$\rho_C = \frac{72,70 \text{ gr}}{(9,98 \times 10,02 \times 1,06) \text{ cm}}$$

$$\rho_C = \frac{72,70 \text{ gr}}{105,9996 \text{ cm}}$$

$$\rho_C = 0,686 \text{ gr/cm}^2$$

Kode Sampel	M (gr)	V (cm ³)			(gr/cm ³)
		P	L	T	
A	72,15	9,98	10	1,03	0,70188922
B	70,15	9,95	10,08	1,05	0,67296042
C	72,70	9,98	10,02	1,06	0,68585180

Keterangan :

A : Sampel uji komposisi (3,7:93,5:2,8) %

B : Sampel uji komposisi (5,6:91,6:2,8) %

C : Sampel uji komposisi (7,5:89,7:2,8) %

M : Massa papan komposit (gr)

V : Volume papan komposit (P × L × T (cm³))

: Kerapatan papan komposit (gr/cm³)

b. Perhitungan nilai Kadar Air (KA)

$$A = KA = \frac{ma - mk}{mk} 100\%$$

$$KA_A = \frac{ma - mk}{mk} 100\%$$

$$KA_A = \frac{72,18 - 68,11}{68,11} 100\%$$

$$KA_A = \frac{4,07}{68,11} 100\%$$

$$KA_A = 5,976 \%$$

$$B = KA = \frac{ma - mk}{mk} 100\%$$

$$KA_B = \frac{ma - mk}{mk} 100\%$$

$$KA_B = \frac{70,87 - 66,46}{66,46} 100\%$$

$$KA_B = \frac{4,41}{66,46} 100\%$$

$$KA_B = 6,635 \%$$

$$C = KA = \frac{ma - mk}{mk} 100\%$$

$$KA_C = \frac{ma - mk}{mk} 100\%$$

$$KA_C = \frac{72,70 - 68,19}{68,19} 100\%$$

$$KA_C = \frac{4,51}{68,19} 100\%$$

$$KA_C = 6,614 \%$$

Kode Sampel	ma (gr)	mk (gr)	KA (%)
A	72,18	68,11	5,976
B	70,87	66,46	6,635
C	72,70	68,19	6,614

Keterangan :

A : Sampel uji komposisi (3,7:93,5:2,8) %

B : Sampel uji komposisi (5,6:91,6:2,8) %

C : Sampel uji komposisi (7,5:89,7:2,8) %

ma : Massa awal papan komposit (gr)

mk : Massa kering mutlak papan komposit setelah di oven (gr)

KA : Kadar air papan komposit (%)

c. Perhitungan nilai daya serap air (WA)

$$A = WA = \frac{m_2 - m_1}{m_1} 100 \%$$

$$WA_A = \frac{m_2 - m_1}{m_1} 100 \%$$

$$WA_A = \frac{70,7 - 18,6}{18,6} 100 \%$$

$$WA_A = \frac{52,1}{18,6} 100 \%$$

$$WA_A = 280,107 \%$$

$$B = WA = \frac{m_2 - m_1}{m_1} 100 \%$$

$$WA_B = \frac{m_2 - m_1}{m_1} 100 \%$$

$$WA_B = \frac{70,9 - 19,6}{19,6} 100 \%$$

$$WA_B = \frac{51,3}{19,6} 100 \%$$

$$WA_B = 261,734 \%$$

$$C = WA = \frac{m_2 - m_1}{m_1} 100 \%$$

$$WA_C = \frac{m_2 - m_1}{m_1} 100 \%$$

$$WA_C = \frac{72,8 - 19,2}{19,2} 100 \%$$

$$WA_C = \frac{53,6}{19,2} 100 \%$$

$$WA_C = 279,167 \%$$

Kode Sampel	m1 (gr)	m2 (gr)	WA (%)
A	18,6	70,7	280,107
B	19,6	70,9	261,734
C	19,2	72,8	279,167

Keterangan :

A : Sampel uji komposisi (3,7:93,5:2,8) %

B : Sampel uji komposisi (5,6:91,6:2,8) %

C : Sampel uji komposisi (7,5:89,7:2,8) %

m1 : Massa papan komposit sebelum direndam (cm)

m2 : Massa papan komposit setelah direndam (cm)

WA : Daya absorpsi air papan komposit (%)

d. Perhitungan nilai Modulus Elastisitas (MOE)

$$A = MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3}$$

$$MOE_A = \frac{\Delta P L^3}{\Delta Y 4bd^3}$$

$$MOE_A = 3,919 \text{ kgf/cm} \frac{15^3 \text{ cm}}{4(5,051\text{cm})(1,041\text{cm})^3}$$

$$MOE_A = 3,919 \text{ kgf/cm} \frac{3375 \text{ cm}}{22,79233 \text{ cm}}$$

$$MOE_A = 580,3103 \text{ kgf/cm}^2$$

$$B = MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3}$$

$$MOE_B = \frac{\Delta P L^3}{\Delta Y 4bd^3}$$

$$MOE_B = 2,248 \text{ kgf/cm} \frac{15^3 \text{ cm}}{4(5,068 \text{ cm})(1,042\text{cm})^3}$$

$$MOE_B = 2,248 \text{ kgf/cm} \frac{3375 \text{ cm}}{22,93513 \text{ cm}}$$

$$MOE_B = 330,802 \text{ kgf/cm}^2$$

$$C = MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3}$$

$$MOE_C = \frac{\Delta P L^3}{\Delta Y 4bd^3}$$

$$MOE_C = 3,489 \text{ kgf} \frac{15^3 \text{ cm}}{4(5,048 \text{ cm})(1,040 \text{ cm})^3}$$

$$MOE_C = 3,489 \text{ kgf/cm} \frac{3375 \text{ cm}}{22,71317 \text{ cm}}$$

$$MOE_C = 518,438 \text{ kgf/cm}^2$$

e. Perhitungan nilai Modulus Patah (MOR)

$$A = MOR = \frac{3PL}{2bh^2}$$

$$MOR_A = \frac{3PL}{2bh^2}$$

$$MOR_A = 1,5 \frac{PL}{bh^2}$$

$$MOR_A = 1,5 \frac{(9,10)(15)}{(50,51)(10,41)^2}$$

$$= 1,5 \frac{136,5 \text{ kg}}{5,47367 \text{ cm}}$$

$$MOR_A = 37,406 \text{ kg/cm}^2$$

$$B = MOR = \frac{3PL}{2bh^2}$$

$$MOR_B = \frac{3PL}{2bh^2}$$

$$MOR_B = 1,5 \frac{PL}{bh^2}$$

$$MOR_B = 1,5 \frac{(5,70)(15)}{(50,68)(10,42)^2}$$

$$= 1,5 \frac{85,5 \text{ kg}}{5,50263 \text{ cm}}$$

$$MOR_B = 23,307 \text{ kg/cm}^2$$

$$C = MOR = \frac{3PL}{2bh^2}$$

$$MOR_C = \frac{3PL}{2bh^2}$$



$$MOR_C = 1,5 \frac{PL}{bh^2}$$


$$MOR_C = 1,5 \frac{(9,10)(15)}{(50,48)(10,40)^2}$$

$$= 1,5 \frac{136,5 \text{ kg}}{5,45992 \text{ cm}}$$

$$MOR_C = 37,500 \text{ kg/cm}^2$$

Grafik Hubungan antara Defleksi dan beban (P/ Y)





LAMPIRAN III

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN


1. Alat dan Bahan Penelitian
 - a. Alat pada pembuatan papan komposit



Gambar 1: Cetakan $25 \times 25 \times 1$ cm



Gambar 2: Plat besi



Gambar 3: Neraca analitik



Gambar 4: Ayakan 22 mesh dan 10 mesh



Gambar 5: Mesin ayakan



Gambar 6: Hotpress

b. Alat pengujian papan komposit



Gambar 7: Timbangan digital



Gambar 8: Wadah pencampuran




Gambar 9: Jangka sorong digital



Gambar 10: Oven



Gambar 11: Neraca analitik



Gambar 12: Mesin uji universal



Gambar 13: *Table saw*


c. Bahan pada pembuatan papan komposit



Gambar 14: Serbuk kayu ukuran 22 mesh



Gambar 15: Serat Bambu



Gambar 16: Polyester resin sebagai pereka

d. Bahan pada pengujian papan komposi



Gambar 17: Sampel uji kerapatan dan kadar air



Gambar 18: Sampel uji Pengembangan tebal



Gambar 19: Sampel uji MOE dan MOR

LAMPIRAN IV

PROSES PEMBUATAN DAN PENGUJIAN SAMPEL

1. Proses pembuatan papan komposit



Gambar 20: Proses pengayakan Sampel



Gambar 21: menimbang sampel serbuk kayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Gambar 22: Menimbang Serat bambu 20 gr



Gambar 23: Menimbang serat bambu 30 gr



Gambar 24: Menimbang serat bambu 40 gr



Gambar 25: Menimbang perekat polyester



Gambar 26 : Pencampuran serat bambu dan serbuk gergaji



Gambar 27 : Bahan yang telah dicampur diberi perekat polyester resin



Gambar 28: Mencetak sampel



Gambar 29: Proses pengempaan (hotpress



Gambar 30: Papan setelah di kempa



Gambar 31: Proses pemotongan sampel



Gambar 32: Sampel setelah di potong



LAMPIRAN VI
DOKUMENTASI PERSURATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEHUTANAN
LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
Kampus Tamalanrea, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Tlp. (0411) 589592, 585917, Fax. (0411) 589592 E-Mail : kehutanan@unhas.ac.id
Website : <http://unhas.ac.id/fahutan/>

Telah terima dari :

Nama : Arnis Handayani (60400112084)

Uang sejumlah Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penelitian dengan rincian sebagai berikut:

No	Parameter	Jumlah Sampel	Biaya/Sampel (Rp)	Biaya (Rp)
1	Menggiling sampel	2 kg		100000
2	Mengayak sampel	2 kg		100000
3	Pembuatan Papan	6	50000	300000
2	Pemotongan Papan	6		100000
3	MOE	6	50000	300000
4	MOR	6	50000	300000
Total biaya				1200000

Makassar, 7 September 2016

Yang Menerima,

(Heru Arisandi, ST)
NIP. 197910202008011013

Yang Menyerahkan,

(Arnis Handayani)
NIM. 60400112084

Mengetahui,

Kepala Lab. Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan

(Dr. Andi Detti Yuniarti, S.Hut., MP.)
NIP. 197006061995122001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Gedung D lantai 2

Samata-Gowa, 14 Maret 2016

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan penelitian**

Kepada,
Kepala Laboratorium Kimia Fak. Sains dan Teknologi UINAM
Di-
Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring doa untuk kita semua, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Dalam rangka penyelesaian penelitian yang berjudul "Uji sifat fisis dan mekanik papan komposit dari campuran serat bambu dan serbuk gergaji dengan perekat poliester resin" maka saya mengajukan permohonan penelitian.

Atas perhatian dan kesediaan Bapak / Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Kepala Laboratorium Fisika

Pemohon


Rahmaniah, S.Si, M.Si
NIP: 19800213 200901 2 001


Arnis Handayani
NIM: 60400112084

Mengetahui,
Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi


Sahara, S.Si, M.Sc., Ph.D
NIP: 19810927 200604 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
LABORATORIUM KIMIA FISIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa . ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 09.13/S.Ket/KF/VIII/2016

Yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa (i) :


Nama : Arnis Handayani
NIM : 60400112084
Jurusan/Program Studi : Fisika
Fakultas : Sains dan Teknologi UINAM

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul : **Uji Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit dari Campuran Serat Bambu dan Serbuk Gergaji dengan Perekat Poliester Resin** di Laboratorium Kimia Fisik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dari tanggal 12 sampai 15 Agustus 2016.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 16 Agustus 2016

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kimia


Sjamsiah, S.Si.,M.Si.,Ph.D
NIP. 19680722 1998 02 2 001

Kepala Laboratorium Kimia


Dra. St. Chadijah, M.Si
NIP. 19680216 1999 03 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 924 TAHUN 2016
TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : ARNIS HANDAYANI, NIM: 60400112084
Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif. Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
Sekertaris : Nassar,S.Ag.
Penguji I : Dr.M.Thahir Maloko,M.HI.
Penguji II : Ihsan,S.Pd.,M.Si.
Penguji III : Sahara,S.Si., M.Sc.,Ph.D
Pelaksana : Jasmulyadi,S.T.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 01-Jun-16



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
N/P. 19691205 19933 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2073 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **ARNIS HANDAYANI** NIM : **60400112084** tertanggal **07 Desember 2015** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Sifat Fisika papan Buatan Dari Campuran Serat Sabut Kelapa dan Serbuk Gergaji Dengan Perekat Polyester Resin**"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama RI. No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ditingkat Depag;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Surat Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Ihsan, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Pertama,
2. **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.** sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 07 Desember 2015



H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 327 TAHUN 2016**

TENTANG

**PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
ARNIS HANDAYANI NIM 60400112084
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, nama **ARNIS HANDAYANI NIM 60400112084**, untuk melaksanakan seminar draft .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Draft, Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji I : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji II : Sri Zelviani, S.Si., M.Si.
Penguji III : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.
Pelaksana : Hapsah, S.T.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbincangan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 17 Februari 2016



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :2432 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **ARNIS HANDAYANI**
NIM : **60400112084**
Tanggal : **24 November 2016**
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Uji Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit dari Campuran Serat Bambu dan Serbuk Gergaji dengan Perekat Polyster Resin**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Angga*/ran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : **Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**
Sekertaris : **Hernawati, S.Pd.,M.Pfls.**
Penguji I : **Iswadi,S.Pd.,M.Si.**
Penguji II : **Sri Zelviani,S.Si., M.Sc.**
Penguji III : **Dr.Muh.Thahir Malloko,M.Hl.**
Pembimbing I : **Ihsan, S.Pd., M.Si.**
Pembimbing II : **Sahara,S.Si., M.Sc.Ph.D.**
Pelaksana : **Risnawati Salam,S.Sos.**
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 24 November 2016

An.Rektor
Dekan,

Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2202 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **ARNIS HANDAYANI**, NIM 60400112084, tertanggal 14 November 2016, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Muh.Said I, S.Si., M.Pd.
Sekertaris : Ayusari Wahyuni,S.Si., M.Sc.
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd.,M.Si.
Pembimbing II : Sahara,S.Si., M.Sc.Ph.D.
Penguji I : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji II : Sri Zelviani,S.Si., M.Sc.
Penguji III : Dr.Muh.Thahir Malloko,M.HI.
Pelaksana : Jasmulyadi,S.T.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di : Makassar
Pada tanggal : 14 November 2016



An, Rektor

Dekan

Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2166 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **ARNI ALIMUDDIN**, NIM 60400112039, tertanggal 10 November 2016, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Hernawati, S.Pd., M.Pfis
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Sahara, S.Si., M.Sc.Ph.D.
Penguji I : Rahmaniah, S.Si., M.Si.
Penguji II : Kurniati Abidin, S.Si., M.Si.
Penguji III : Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.
Pelaksana : Dra.Justinah

Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 November 2016



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2167 TAHUN 2016
TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan YULIA KIRANA LAHSMIN, NIM 60400112087, tertanggal 10 November 2016, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Hernawati, S.Pd., M.Pfis
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Rahmaniah, S. Si., M.Si
Penguji I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji II : Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.
Penguji III : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
Pelaksana : Nassar, S. Ag.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di : Makassar
Pada tanggal : 10 November 2016



Art. Rektor
Dekan
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2180 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **NUR SAKINAH**, NIM 60400112037, tertanggal 11 November 2016, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara,S.Si., M.Si.,Ph.D.
Sekertaris : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.
Pembimbing I : Hernawati,S.Pd.,M.Pfis
Pembimbing II : Rahmaniah, S. Si., M.Si
Penguji I : Ihsan,S.PD., M.Si.
Penguji II : Nurul Fuadi,S.Si., M.Si.
Penguji III : Dr.Hasylm Haddade,M.Ag.
Pelaksana : Nassar,S.Ag.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani : Makassar
Pada tanggal : 11 November 2016



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIM. 6012051993031001

RIWAYAT HIDUP



Arnis Handayani. Lahir pada tanggal 06 Agustus 1994 di Sinjai, Sulawesi Selatan. Merupakan anak terakhir dari pasangan Ayahanda Abd Rahman dan Ibunda Nurmi.

Pada tahun 2006, Penulis menamatkan pendidikan di SDN 183 Lembanna Sinjai Barat. Kemudian tamat pada tahun 2009 di MTS Mursyidutthullab lembanna. Selanjutnya Penulis menyelesaikan studi di MA2 Mursyidutthullab lembanna pada tahun 2012 dan pada tahun ini pula penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Fisika Sains dan Teknologi.