

**ANALISA PENGARUH PENAMBAHAN INHIBITOR
EKSTRAK DAUN WARU (*Hibiscus Tiliaceus*) TERHADAP
LAJU KOROSI BESI BETON**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:
RISKA OKTAVIANI
NIM.60400114025

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riska Oktaviani

NIM : 60400114025

Judul Skripsi : **“Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus Tiliaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber secara jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar .

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 30 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Riska Oktaviani

NIM.60400114025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus Tiliaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton", Yang disusun oleh saudari **Riska Oktaviani**, Nim:60400114025 Mahasiswi jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Telah diuji dan dipertahankan dalam munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **kamis 16 Agustus 2018** bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 16 Agustus 2018 M
3 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)
Munaqisy I	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP:196912051993031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul “**Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus Tiliaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton**” Tak lupa shalawat dan salam tercurahkan pada Baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabat, yang menuntun kita dalam kebaikan, semoga senantiasa mengikuti ajarannya. Aamiin

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains bidang studi Fisika di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian tugas akhir ini difokuskan pada bidang ilmu material yang penelitiannya di laksanakan di Laboratorium Kimia Organik F-MIPA Universitas Hasanuddin dan Laboratorium Kimia Terpadu F-MIPA Universitas Hasanuddin serta pengujian morfologi sampel di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis yaitu kedua orangtua penulis **ibu Haisyah** dan **bapak Mustang** serta semua keluarga penulis atas segala do'a dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis, serta kepada dosen pembimbing I **ibu Rahmaniah, S.Si.,M.Si**, dosen pembimbing II **bapak Ihsan, S.Pd., M.Si**. Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan kritiknya, diantaranya :

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir, M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Ibu Sahara, S.Si.,M.Sc.,Ph.D**, selaku ketua jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi.
4. **Bapak Ihsan, S.Pd.,M.Si**, selaku sekretaris jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, dan sekaligus pembimbing II yang selalu memberi motivasi dan saran-saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi.
5. **Ibu Rahmaniah, S.Si., M.Si**, selaku pembimbing I yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi. Serta sebagai dosen pembimbing akademik yang telah banyak berkontribusi dalam memberikan masukan kepada penulis selama berstatus mahasiswa di jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi.
6. **Bapak Iswadi, S.Si., M.Pd**, selaku penguji I yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dan proses penyusunan skripsi.
7. **Bapak Dr. Hasyim Haddade, M.Ag**, selaku penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dan proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh dosen-dosen serta staf laboran Jurusan Fisika UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan masukan membangun kepada penulis.

9. **Ibu Katrini, S.P** selaku laboran Kimia Oragnaik dan Laboran Kimia Terpadu F-MIPA Universitas Hasanuddin yang telah memberi saran-saran yang membangun dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Saudara **Zainudin**, yang selalu memberi masukan dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini
11. Saudara(i) **Nurul Amalia Humera, Nurlaela, Ahmad Kautsar, kak Darmawangsa, kak Rahmat, kak Fadli Mahawira, Wahyuni, Mega Hardianti R, Baskar, Nadia Nurafiah, Rahayu Yuliastri, Waode Mutmainnah, Ismail Yudi, ibu Marliah, Alfian, Ikram, Wenni, Reka dan Muh Asrianto** yang telah memberi masukan dan membantu dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh rekan seperjuangan **Iners14 Fisika 2014** terima kasih atas segala dukungannya selama ini.
13. Seluruh angkatan **2015 dan 2016** terima kasih atas segala dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan tanggapan baik saran ataupun kritik yang sifatnya membantu dan membangun dalam penyempurnaan laporan tugas akhir ini, penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Terima kasih.

Makassar, 22 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR SIMBOL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
2.1 Integrasi Keilmuan dalam al-Qur'an.....	7
2.2 Besi Beton	13
2.3 Korosi	14

2.4 Laju Korosi	21
2.5 Inhibitor	23
2.6 Tanaman Waru (<i>hibiscus tiliaceus</i>).....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.2 Alat dan Bahan Penelitian.....	29
3.3 Prosedur Penelitian	32
3.4 Tabel Pengamatan Penelitian	39
3.5 Jadwal Kegiatan Penelitian	41
3.6 Diagram Alir Penelitian	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Pengujian Medium	43
4.2 Pengujian Laju Korosi	50
4.3 Hasil Uji SEM – EDX	55
BAB V PENUTUP	59
5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	L1
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

No	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Konstanta (K) pada rumus variasi laju korosi	22
2.2	Tingkat ketahanan korosi berdasarkan laju korosi.	22
2.3	Hasil uji fitokimia dari ekstrak daun waru	26
2.4	Struktur tanin	27
3.1	Tabel pengamatan pemeriksaan kualitas medium..	39
3.2	Tabel pengamatan laju korosi pada sampel	40
3.3	Jadwal kegiatan penelitian	41
4.1	Hasil pengujian fitokimia	43
4.2	Hasil pengukuran pH dan temperatur pada medium	47
4.3	Nilai laju korosi	50
4.4	Hasill uji SEM-EDX mapping pada besi beton polos	57

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan Simbol	Satuan
Cr	Laju korosi	mmpy
W	Kehilangan massa	gram
K	Konstanta laju korosi	-
D	Density	gram/cm ³
As	Luas permukaan	cm ²
t	Waktu	hari
p	Panjang	cm
EI	Efisiensi Inhibisi	%



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Besi beton	13
2.2	Mekanisme terjadinya korosi	16
2.3	Daun waru (<i>hibiscus tiliaceus</i>)	25
4.1	Hasil uji senyawa fitokimia	44
4.2	Reaksi tanin dengan FeCl_3	46
4.3	Hasil uji SEM tanpa perlakuan	56
4.4	Hasil uji SEM tanpa inhibitor dan dengan inhibitor	56



DAFTAR GRAFIK

No	Keterangan Grafik	Halaman
4.1	Laju korosi pada sampel selama perendaman 60 hari	51
4.2	Grafik perubahan massa pada sampel sebelum dan setelah perendaman	52
4.3	Hubungan antara laju korosi dengan kehilangan massa	54
4.4	Hubungan antara laju korosi dengan efisiensi inhibisi	55



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan Grafik	Halaman
1	Alat dan bahan	L2
2	Prosedur penelitian	L6
3	Data hasil pengamatan	L15
4	Analisis data	L23
5	Hasil penelitian	L27
6	Surat penelitian	L36



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Riska Oktaviani

NIM : 60400114025

**Judul : Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru
(*Hibiscus Tiliaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton**

Telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan inhibitor ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*) terhadap laju korosi pada besi beton dan mengetahui jenis korosi yang terjadi pada besi beton. Korosi dapat terjadi pada larutan elektrolit. Metode yang digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui laju korosi yaitu metode *weight loss* yang memperhatikan massa yang hilang sebelum dan setelah perendaman pada medium korosif. Penelitian ini juga menggunakan SEM untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi selama 60 hari perendaman dengan konsentrasi ekstrak yang bervariasi. Laju korosi yang diperoleh untuk konsentrasi 0 ppm, 1.000 ppm, 2.000 ppm, 4.000 ppm dan 6.000 ppm yaitu 24.543,721 mmpy, 13.807,430 mmpy, 12.291,637 mmpy, 10.316,751 mmpy dan 8.607,847 mmpy. Pada uji SEM-EDX memperlihatkan bahwa besi beton memiliki unsur Fe, Si, dan O. Jenis korosi yang terjadi pada besi beton polos tanpa inhibitor yaitu korosi sumuran dan korosi merata serta terjadinya penambahan unsur Ca dan Mg dan memiliki unsur Fe yang paling dominan dibandingkan unsur lainnya. Sedangkan dengan inhibitor terjadi korosi celah dan tidak ada penambahan unsur. Hasil ini menunjukkan bahwa penambahan inhibitor pada medium dapat menurunkan laju korosi pada besi beton.

Kata kunci : laju korosi, inhibitor, air sumur dan *weight loss*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Riska Oktaviani

NIM : 60400114025

**Title : Influence Analysis of Addition of Waru Leaf Extract Inhibitor
(*Hibiscus Tiliaceus*) to the Corrosion Rate of Concrete Iron**

The research has been conducted with the aims to determine the effect of addition of inhibitor of waru leaf extract (*hibiscus tiliaceus*) to the corrosion rate on concrete iron and the types of corrosion which occur on concrete iron. Corrosion can occur in the electrolyte solution. The method used in this study is the weight loss method to determine the rate of corrosion that considers the mass lost before and after immersion in corrosive medium. This study also used SEM to determine the type of corrosion that occurred during 60 days of immersion with varying concentration of extract. The corrosion rate obtained for the concentration of 0 ppm, 1.000 ppm, 2.000 ppm, 4.000 ppm and 6.000 ppm is 24.543,721 mmpy, 13.807,430 mmpy, 12.291,637 mmpy, 10.316,751 mmpy and 8.607,847 mmpy. The SEM-EDX test indicate that the corrosion iron has elements of Fe, Si, and O. The type of corrosion that occurs in plain concrete iron without inhibitors is pitting corrosion and uniform corrosion also the addition of elements Ca and Mg and has the most dominant Fe element compared to other elements. Whereas with inhibitors there is crevice corrosion and there is no addition of elements. These results indicate that the addition of inhibitors to the medium can reduce the corrosion rate in concrete iron.

keywords: corrosion rate, inhibitor, well water and weight loss

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan bahan logam khususnya besi atau paduan besi (*alloy*) seperti besi beton, banyak digunakan dalam pembangunan. Pembangunan di Indonesia setiap tahunnya meningkat seiring dengan peningkatan penduduknya. Sifat logam yang kuat menjadi alasan logam banyak digunakan dalam industri dan pembangunan. Namun, karena adanya reaksi pengkaratan pada logam (korosi) yang dapat menyebabkan kualitas material-material penyusun logam berkurang sehingga material-materialnya semakin lama semakin hilang atau bahkan materialnya bertambah yang dapat menyebabkan ketahanan dari logam tersebut akan berkurang karena salah satu reaksi yang menyebabkan ketahanan suatu logam berkurang adalah proses korosi. Hampir semua material yang berinteraksi dengan lingkungan pasti akan mengalami penurunan kualitas material itu sendiri yang mengakibatkan material itu menjadi rapuh, kasar, dan mudah hancur.

Korosi (pengkaratan) merupakan suatu peristiwa yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia permasalahan korosi perlu mendapat perhatian serius, mengingat dua per tiga wilayah nusantara terdiri dari lautan dan terletak pada daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan kandungan senyawa klorida yang tinggi mengakibatkan lingkungan ini sangat korosif (Hadi, 1983). Lingkungan yang korosi dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti pengaruh agen pengoksidasi, lingkungan, temperatur, pH, dan mikroorganisme. Proses korosi pada logam sejauh ini belum dapat dihentikan tapi dapat dikendalikan atau

diperlambat laju korosinya sehingga memperlambat proses perusakan material logam itu sendiri. Sejauh ini korosi dapat dikendalikan dengan menggunakan inhibitor, pelapisan pada permukaan logam dan perlindungan katodik.

Seiring perkembangan zaman, ternyata penggunaan inhibitor semakin banyak digunakan karena merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah korosi. Pradityana (2007) menyatakan bahwa inhibitor merupakan metode perlindungan yang mampu memberikan perlindungan pada lingkungan yang tingkat korosifitasnya tinggi.

Suatu zat yang apabila ditambahkan baik dalam konsentrasi yang kecil kedalam medium korosif maka akan sangat efektif menurunkan laju korosi disebut inhibitor (Ilim, 2008). Inhibitor umumnya berasal dari senyawa organik dan anorganik. Sebelum adanya inhibitor organik, masyarakat maupun pabrik banyak menggunakan inhibitor anorganik yang memanfaatkan bahan-bahan kimia. Namun kenyataannya bahwa bahan kimia yang biasa digunakan dalam pembuatan inhibitor anorganik merupakan bahan yang berbahaya, mahal dan tidak ramah lingkungan sehingga tidak baik digunakan dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu penggunaan inhibitor yang aman, mudah diperoleh, murah, dan ramah lingkungan sangatlah diperlukan.

Salah satu penggunaan inhibitor yang aman, murah dan ramah lingkungan diperoleh dari ekstrak bahan alam. Kemampuan ekstrak bahan alam dalam menghambat korosi didasarkan pada kandungan zat kimia yang dimiliki seperti terdapat senyawa flavonoid, tanin, alkaloid, gingerol dan asam amino. Seperti yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Salah satu tanaman yang

berpotensi sebagai inhibitor organik yaitu daun waru (*Hibiscus tiliaceus*). Daun waru memiliki kandungan senyawa fitokimia yaitu saponin, flavonoid, polifenol dan tanin (Kesi Lusiana dkk, 2013).

Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk kedalam golongan polifenol. Tanin merupakan senyawa golongan polifenol yang bersifat polar sehingga ekstraksi tanin dilakukan dengan menggunakan pelarut polar. Tanin dapat menghambat korosi karena dapat membentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks yang dibentuk tanin nantinya akan melapisi logam dan berguna untuk menghambat korosi. Besi merupakan logam transisi, salah satu sifat unsur transisi adalah mempunyai kecenderungan untuk membentuk senyawa kompleks. Ion-ion dari besi akan memiliki orbital-orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron dari tanin (Resi dan Andis, 2009).

Beberapa peneliti telah melaporkan pemanfaatan inhibitor organik dari bahan alam yang dapat memperlambat laju korosi pada logam dengan laju korosi yang menurun seiring dengan penambahan konsentrasi ekstrak bahan inhibitor yang digunakan seperti pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak daun kakao (*theobroma cacao*) terhadap laju korosi baja hardox 450 yang memanfaatkan senyawa tanin dengan konsentrasi 10 % dalam medium H_2SO_4 diperoleh nilai inhibisi sebesar 63,89 % dan untuk medium Na_2SO_4 mencapai 56,61% (Malfinora Anike, dkk 2014), pengaruh penambahan ekstrak kulit buah jeruk dan kulit buah mangga sebagai inhibitor korosi pada baja karbon dalam media NaCl 3,5% yang memanfaatkan senyawa steroid dengan hasil yang diperoleh pengujian tanpa inhibitor diperoleh 8,20 mpy sedangkan dengan konsentrasi 400 ppm laju korosi

dengan ekstrak kulit jeruk sebesar 0,60 mpy dan kulit mangga sebesar 1,0 mpy pada konsentrasi 600 ppm (Noor Tobagus, dkk, 2015), pemanfaatan tanin ekstrak daun jambu biji terhadap laju korosi besi dalam larutan NaCl 3% dengan memanfaatkan senyawa tanin sebesar 13 % dengan hasil yang diperoleh nilai laju korosi pada 130 ppm sebesar 0,045 mg/cm²/hari dan EI sebesar 38,36 % (Tian dan Syamsuddin, 2014) dan masih banyak lagi penelitian mengenai bahan alam yang dijadikan sebagai inhibitor.

Berdasarkan uraian diatas, proses korosi merupakan suatu proses yang dapat menyebabkan kualitas material suatu logam khususnya dapat berkurang seiring dengan lamanya waktu. Korosi pada umumnya sering dijumpai dalam kehidupan namun sejauh ini, peristiwa korosi belum bisa diatasi secara keseluruhan namun lajunya dapat diperlambat dengan menggunakan berbagai cara salah satunya dengan penggunaan inhibitor baik organik maupun anorganik sehingga penelitian ini dilakukan untuk mengetahui **“Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru Terhadap Laju Korosi Besi Beton”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penambahan inhibitor ekstrak daun waru terhadap laju korosi besi beton?
2. Jenis korosi apa yang terjadi pada besi beton polos?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh penambahan inhibitor ekstrak daun waru terhadap laju korosi besi beton.
2. Mengetahui jenis korosi yang terbentuk pada besi beton polos.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Guna untuk menghasilkan kapasitas penelitian yang baik, maka lingkup pembahasan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bahan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah besi beton dengan jenis besi beton polos dan menggunakan ekstrak daun waru (*Hibiscus tiliaceus*) serta medium air sumur.
2. Sampel diperoleh dari toko material Hertasning dalam bentuk batangan.
3. Penelitian ini menggunakan alat gurinda untuk memotong sampel besi baik yang digunakan dalam perendaman maupun untuk pegujian SEM.
4. Ukuran sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu panjang 3 cm dengan diameter 8 mm karena ukuran ini disesuaikan dengan wadah perendaman sampel.
5. Pembuatan ekstrak pada penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Organik Universitas Hasanuddin dan pengujian SEM dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
6. Penelitian ini menggunakan larutan etanol dalam pembuatan ekstrak.

7. Penelitian ini menggunakan *rotary evaporator HS-2000 NS* untuk memisahkan zat yang terlarut dan zat melarutkan.
8. Penelitian ini menggunakan aquades dan larutan aseton untuk membersihkan sampel.
9. Penelitian ini menggunakan neraca analitik empat digit.
10. Penelitian ini menggunakan inhibitor ekstrak daun waru dengan konsentrasi 0 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm dan 6000 ppm dengan waktu perendaman sampel selama 60 hari.
11. Penelitian ini menggunakan metode pengujian kehilangan massa (*weight loss*).
12. Pengukuran pH dan suhu pada penelitian ini dilakukan setiap enam hari sekali dimulai dari tanggal 26 April 2018 – 25 Juni 2018.
13. Karakterisasi pada penelitian ini menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) untuk mengetahui morfologi besi beton polos sebelum dan setelah penambahan inhibitor.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Memberi informasi kepada mahasiswa serta masyarakat tentang pemanfaatan ekstrak daun waru selain sebagai obat herbal tapi juga sebagai inhibitor organik.
2. Memberi informasi pada instansi-instansi terkait mengenai penggunaan ekstrak daun waru sebagai inhibitor organik (alami) yang melimpah, murah dan ramah lingkungan.

BAB II TINJAUAN TEORETIS

2.1 Integrasi Keilmuwan dalam al-Qur'an

2.1.1 Besi dalam Perspektif al-Qur'an

Besi adalah logam yang berasal dari bijih besi yang banyak digunakan untuk kehidupan. Besi mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga banyak orang menjadikan besi sebagai lahan bisnis. Sebagian besar kegunaan besi terdapat dalam dunia konstruksi karena kekuatan besi yang dapat memberi manfaat dan sangat menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari.

Allah swt berfirman dalam QS Al-Hadid (57) : 25 yang berbunyi :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ
وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Terjemahnya :

Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa (Kementerian Agama RI, 2014).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah (2002: 47), dan Kami turunkan yakni ciptakan juga besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat antara lain dapat dijadikan alat untuk melawan kezaliman dan berbagai manfaat lain bagi kebutuhan dan kenyamanan hidup manusia. Dalam tafsir al-muntakhab, dikemukakan antara lain bahwa ayat ini menjelaskan bahwa besi mempunyai

kekuatan yang dapat membahayakan dan dapat pula menguntungkan manusia. Bukti yang paling kuat tentang hal ini adalah bahwa lempengan besi dengan berbagai macamnya, secara bertingkat-tingkat mempunyai keistimewaan dalam bertahan menghadapi panas, tarikan, kekaratan dan kerusakan serta lentur sehingga mampu menampung daya magnet.

Berdasarkan tafsir di atas, terdapat pada kata “kitab” dimana kitab diturunkan sebagai pedoman dan referensi bagi manusia. Kemudian kata “neraca (keadilan)” yang berarti ukuran atau takaran, dimana dalam pembuatan besi itu sendiri pasti memiliki ukuran dan takaran yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti besi beton identik dengan huruf U yang menunjukkan tegangan leleh (kekuatan besi dalam menopang bebannya) dan kata “kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu)” berarti Allah menciptakan besi untuk dimanfaatkan oleh manusia seperti digunakan dalam pembuatan rumah, pembuatan jembatan, pembuatan kendaraan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, besi memiliki kekuatan yang hebat namun besi juga bisa rapuh karena proses korosi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al-Rahman (55) : 26-27, berbunyi :

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

Terjemahnya :

(26) semua yang ada di bumi itu akan binasa,

(27) tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang kekal (Kementerian Agama RI, 2014).

Menurut Abdullah bin Muhammad, Allah swt memberitahukan bahwa seluruh penghuni bumi akan pergi dan mati secara keseluruhan. Demikian halnya dengan penghuni langit, kecuali yang dikehendaki Allah swt. Dan tidak ada seorangpun yang tersisa selain Wajah Allah Yang Mahamulia. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahasuci, tidak akan mati dan akan tetap hidup selamanya (Tafsir Ibnu Katsir, 2004).

Berdasarkan tafsiran ayat di atas, semua benda yang ada di bumi itu akan binasa, seperti halnya besi yang memiliki kekuatan yang hebat namun pada akhirnya akan hancur dengan beberapa faktor salah satunya karena terserang korosi dimana jika semakin lama digunakan dalam pembangunan maka kualitas materialnya akan menurun dan mengakibatkan besi akan rapuh. korosi besi terjadi karena reaksi antara besi dengan udara dan air.

2.1.2 Tumbuhan dalam Perspektif al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, Allah swt telah banyak menjelaskan tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Mulai dari proses penanaman hingga menjadi tumbuhan yang mempunyai beragam manfaat. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Waqi'ah (56) : 63-65, yang berbunyi :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ
 ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الَّذِينَ نَزَعُونَهُ
 لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

Terjemahnya :

(63) maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam

(64) kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya?

(65) kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang (Kementerian Agama RI, 2014).

Menurut tafsir Ibnu Katsir (2004 : 24) menyatakan bahwa (أَفَرَأَيْتُمْ مَا كَحَرْتُونَ)

“maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam” yakni proses awal penanaman tumbuhan yang dimulai dari mencangkul tanah, membajak tanah

hingga menabur menabur benih. Kata (أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ) “kamukah yang menumbuhkannya” maksudnya apakah kalian telah menumbuhkannya dari dalam

bumi? (أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) “kamukah yang menumbuhkannya?” maksudnya ataukah

kami telah menetapkan dan menumbuhkannya dari dalam bumi?. Dan firman-Nya

yang artinya “kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang” maksudnya kami telah

menciptakannya dengan kelembutan dan rahmat kami kekal bagi kalian.

Seandainya kami menghendaki, niscaya kami akan menjadikannya kering

sebelum ia sempurna dan dipanen. Dan seandainya kami jadikan tanah itu kering

maka kalian akan menjadi heran dengan kondisi tersebut.

Proses awal dari penanaman tumbuhan dimulai dari mencangkul tanah

kemudian dilanjutkan dengan membajak tanah. Setelah kedua proses tersebut

selesai maka selanjutnya yaitu menabur benih tumbuhan pada tanah. Namun

disatu sisi tanaman tak akan tumbuh tanpa adanya bantuan dari air dan sinar

matahari. Dapat dilihat dari proses tumbuhnya tumbuhan yang memanfaatkan air

yang turun dari langit dengan bantuan sinar matahari, sehingga tumbuh tumbuhan

yang beragam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Naml (27) : 60, yang

berbunyi :

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ
ذَاتِ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ؕ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي قُوَّةٍ
يَعْدِلُونَ

Terjemahnya :

Bukankah Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang yang berpemandangan indah? Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di Samping Allah ada Tuhan (yang lain)? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang (dari kebenaran) (Kementerian Agama RI, 2014).

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah (2002: 480), kata “*Bukankah Dia (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dan yang menurunkan air dari langit untukmu, lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang yang berpemandangan indah?*” peralihan ini bertujuan untuk menekankan kemahakuasaan Allah untuk menumbuhkan dengan air yang sama beranekaragam tumbuhan dan beraneka rasa. Juga untuk mengisyaratkan adanya keterlibatan manusia dalam penumbuhannya berbeda dengan penciptaan langit dan bumi serta tidak ada satupun yang mengaku menciptakan langit dan bumi serta turunnya hujan. Kata *lakuum/ kamu* setelah kalimat *menurunkan air* dan sebelum kata *langit* untuk menekankan sekaligus mengecam kaum musyrikin yang mempersekutukan Allah. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa Allah telah berbuat banyak buat kamu antara lain menurunkan hujan yang tak mampu manusia lakukan sehingga menumbuhkan beraneka ragam tumbuh-tumbuhan.

Selain ayat di atas, QS Al-Sajdah (32) : 27 merupakan salah satu contoh pemanfaatan tumbuhan baik untuk hewan ternak maupun untuk semua makhluk dimuka bumi ini. QS Al-Sajdah (32) : 27, berbunyi :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ
أَنْعَمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

Terjemahnya :

Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? (Kementerian Agama RI, 2014).


Menurut tafsir Ibnu Katsir (2004 : 436), kata “*dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya kami menghalau (awan yang mengandung) air kebumi yang tandus*”. Allah swt menjelaskan kasih sayang-Nya kepada makhluk-Nya serta kebaikan-Nya kepada mereka dengan dikirimkannya air, baik yang berasal dari langit atau yang berasal dari sumber-sumber air yang dibawa oleh sungai atau yang mengalir dari pegunungan ke tanah-tanah yang membutuhkan pada waktu-waktunya. “*lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri*”. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan tumbuhannya untuk makan ternaknya maupun untuk dirinya sendiri.

Maksud ketiga ayat di atas adalah agar menghendaki bahwa manusia terlibat langsung dalam menumbuhkan tumbuhan berbeda ketika penciptaan langit dan bumi. Maka dalam hal ini, manusia senantiasa memperhatikan bumi dan segala pemberian Allah melalui tumbuh-tumbuhan yang beranekaragam serta memiliki

manfaat bagi manusia. sesungguhnya kekuasaan Allah itu mampu menumbuhkan pohon-pohon atau tanaman di bumi dengan bantuan sinar matahari dan air hujan dari langit atau yang berasal dari sumber-sumber air yang dibawa oleh sungai atau yang mengalir dari pegunungan ke tanah-tanah yang memiliki banyak manfaat seperti untuk makanan ternak dan untuk manusia sendiri salah satunya seperti pohon waru yang telah tumbuh di bumi dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Dimana, daun waru dapat digunakan sebagai obat tradisional selain itu juga bisa dijadikan sebagai inhibitor korosi pada besi beton yang dapat memperlambat laju korosi pada logam.

2.2 Besi Beton

Baja tulangan adalah baja yang berbentuk batang yang dipergunakan untuk penulangan beton, karena itu sering disebut besi beton. Besi beton merupakan jenis besi yang dipakai pada beberapa konstruksi bangunan seperti gedung, jembatan, jalan, saluran pelabuhan.



Gambar 2.1 Besi beton (Sumber: Anonim, 2015)

Menurut Dharma (2006), baja tulangan pada gedung dipakai dua macam yaitu baja tulangan ulir (D) dan baja tulangan polos (O). Spesifikasi besi dalam standard “*Japan Industrial Standard (JIS)*” dengan istilah SD (Steel Deformed)

diikuti oleh nomor, misalnya SD 35 (artinya tegangan lelehnya harus lebih besar dari pada 3500 Kg/cm^2). Menurut PBI (Peraturan Beton Bertulang Indonesia), Mutu baja tulangan diberi kode "U".

Menurut Subagio, dkk (2006), berdasarkan bentuknya:

a. Besi beton polos

Besi beton polos adalah baja tulangan beton berpenampang bundar dengan permukaan rata, tidak bersirip. Tulangan polos biasanya digunakan untuk tulangan geser seperti pada atap rumah dan mempunyai tegangan leleh minimal sebesar 2400 Kg/cm^2 .

b. Besi beton ulir/sirip (*deform*)

Besi beton ulir adalah besi beton dengan bentuk khusus yang permukaannya memiliki sirip melintang dan rusuk memanjang yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya lekat. Biasanya besi jenis ini digunakan dalam pembangunan yang berlantai lebih dari dua.


2.3 Korosi

Korosi merupakan penurunan kualitas material suatu logam yang disebabkan oleh reaksi elektrokimia antara logam dengan lingkungannya yang mengakibatkan terjadinya penurunan mutu logam menjadi rapuh, kasar, dan mudah hancur. Proses korosi pada logam tidak dapat dihentikan, namun hanya bisa dikendalikan atau diperlambat lajunya sehingga memperlambat proses perusakannya. Korosi berasal dari bahasa latin "*Corrodere*" yang artinya perusakan logam atau berkarat. Karat jenis atmosfer adalah jenis karat yang paling dominan di muka bumi. Jenis karat ini terjadi akibat proses elektrokimia antara

dua bagian benda padat khususnya metal besi yang berbeda dan langsung berhubungan dengan udara terbuka. Perbedaan potensial ini menyebabkan sebagian dari metal bersifat katodis, yakni kotoran, oksidasi, dan struktur molekuler yang katodis, serta bagian anodis yakni bagian metal yang murni (Widharto, 1999).

Korosi terjadi karena bertemunya 3 elemen yaitu: anoda, katoda, elektrolit. Anoda biasanya terkorosi dengan melepaskan elektron-elektron dari atom-atom logam netral untuk membentuk ion-ion yang bersangkutan. Ion-ion ini mungkin tetap tinggal dalam larutan. Katoda biasanya tidak mengalami korosi, walaupun mungkin menderita kerusakan dalam kondisi-kondisi tertentu. Reaksi yang terjadi pada katoda berupa reaksi reduksi. Elektrolit adalah larutan yang mempunyai sifat menghantarkan listrik. Elektrolit dapat berupa larutan asam, basa dan larutan garam. Larutan elektrolit mempunyai peran penting karena larutan ini dapat menjadikan kontak listrik antara anoda dan katoda. Anoda dan katoda harus terhubung secara elektris agar arus dalam sel korosi dapat mengalir (Sidiq, 2013).


Secara umum, korosi yang terjadi di dalam larutan berawal dari logam yang teroksidasi di dalam larutan dan melepaskan elektron untuk membentuk ion logam yang bermuatan positif. Larutan akan bertindak sebagai katoda dengan reaksi yang umum terjadi adalah pelepasan H_2 dan reduksi O_2 , akibat H^+ dan H_2O yang tereduksi.



Gambar 2.2 Mekanisme terjadinya korosi (Sumber: Widharto, 1999).

Reaksi pengkaratan menurut Widharto (1999) :


Di daerah anoda terjadi reaksi oksidasi dimana atom besi kehilangan elektronnya menjadi ion bermuatan positif yang larut kedalam larutan penghantar.




Di daerah katoda terjadi reaksi reduksi pada H^{+} yang berada dilarutan penghantar yang menjadi gelembung gas H_2 dan kemudian menempel di permukaan elektroda




Di dalam larutan terdapat ion-ion $(OH)^{-}$ yang berasal dari reaksi disosiasi air.




Ion-ion hidroksil ini bereaksi dengan ion-ion besi menjadi



Apabila terdapat kelebihan zat asam didalam larutan akan terjadi pembentukan ion hidroksil didaerah katoda



Yang mengakibatkan percepatan proses pengkaratan dan menghasilkan kerak.



Elektroda besi yang anodik akan kehilangan massa karena melarutnya ion-ion Fe^{2+} yang tidak stabil, karenanya elektroda besi dikatakan berkarat dengan ditandai terjadinya kerusakan pada permukaannya.

Faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi proses korosi secara umum antara lain, yaitu:

- a. Kenaikan temperatur pada lingkungan mengakibatkan laju korosi pada suatu material semakin cepat. Karena pada saat temperatur naik $10^\circ C$ pada suhu kamar terjadi reaksi oksidasi pada logam naik hingga 2-50 kali. Namun pada temperatur yang tinggi, kelarutan oksigen tersebut akan menurun sehingga laju reaksi katodik menjadi lebih rendah dan membatasi korosi (Trethewey, 1991).
- b. Konsentrasi dapat mempengaruhi laju korosi, semakin tinggi konsentrasi maka semakin lambat laju korosi yang terjadi.
- c. pH menyatakan konsentrasi H^+ yang ada di dalam larutan. Larutan akan bersifat asam apabila konsentrasi H^+ lebih dominan. pH netral adalah 7, sedangkan $pH < 7$ bersifat asam dan korosif, sedangkan untuk $pH > 7$ bersifat basa juga korosif. Tetapi untuk besi, laju korosi rendah pada pH antara 7

sampai 13. Laju korosi akan meningkat pada $\text{pH} < 7$ dan pada $\text{pH} > 13$ (Sidiq, 2013).

- d. Oksigen yang terdapat di dalam udara dapat bersentuhan dengan permukaan logam yang lembab, sehingga kemungkinan menjadi korosi lebih besar.
- e. Mikroba, Adanya bakteri pereduksi sulfat akan mereduksi ion sulfat menjadi gas H_2S , yang mana jika gas tersebut kontak dengan besi akan menyebabkan terjadinya korosi (Sidiq, 2013).

Menurut Priyotomo (2008), korosi dapat diperlambat dengan cara pemilihan material, proteksi katodik, pelapisan (*coating*), dan penambahan inhibitor.

Menurut Femiana Gapsari (2017: 155-168) pengendalian korosi berdasarkan proses korosi meliputi tiga hal yaitu ditinjau dari bahan/material, lingkungan dan interaksi antar bahan dengan lingkungannya. Ditinjau dari segi bahan atau material dapat dilakukan dengan cara memilih bahan atau material yang sesuai untuk industri. Ditinjau dari segi lingkungan dapat dilakukan dengan menjauhkan logam dan paduannya dari lingkungan korosif dengan menggunakan inhibitor. Ditinjau dari interaksi logam dengan lingkungan seperti:

- a. Perlindungan anodik

Prinsipnya mengacu pada reaksi oksidasi dan reduksi yang akan terjadi berdasarkan deret elektrokimia dengan menghambat reaksi oksidasi.

- b. Perlindungan katodik

Prinsipnya mengacu pada reaksi oksidasi dan reduksi yang akan terjadi berdasarkan deret elektrokimia dengan menghambat reaksi reduksi.

c. Paduan logam murni

Melapisi logam dasar dengan logam lainnya yang memiliki nilai potensial yang lebih besar (deret volta).

d. Pelapisan

Melapisi logam dasar dengan material pelindung baik organik maupun anorganik sehingga adanya pembatas antara logam dengan lingkungannya sehingga tidak terjadi reaksi antar logam dan lingkungannya.

Menurut Femiana Gapsari (2017 : 7-48) jenis-jenis korosi :

a. Korosi merata (*uniform corrosion*)

Korosi ini terjadi secara bersamaan dan menyeluruh pada logam dikarenakan lingkungan sekitar seperti uap air, kelembaban dan pH. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan penambahan inhibitor (katalisator negatif), perlindungan katodik dan pelapisan oleh material yang tepat.

b. Korosi celah (*crevice corrosion*)

Korosi ini terjadi pada lingkungan agresif dalam celah/lubang atau daerah logam yang tersembunyi yang biasanya bersumber dari korosi merata yang mengakibatkan permukaan tidak rata kemudian oksigen dapat mengoksidasi logam sekitarnya sehingga terjadi korosi. Biasanya dipengaruhi oleh lingkungan asam kuat, garam dan basa. Korosi jenis ini dapat dicegah dengan penambahan material tahan korosi dan penambahan inhibitor.

c. Korosi sumuran

Korosi ini terjadi pada lubang permukaan yang tidak dilapisi atau tidak merata. Korosi jenis ini merupakan jenis korosi yang paling merusak dan

berbahaya. Logam baja dan aluminium merupakan jenis logam yang paling rentang terhadap korosi sumuran.

d. Korosi galvanik

Korosi ini terjadi karena dua logam yang memiliki potensial elektrokimia berbeda berada berdekatan yang menyebabkan anodik terkorosi dan katodik terlindungi. Korosi jenis ini dapat dikendalikan dengan pelapisan logam berdasarkan deret volta dan inhibitor.

e. Korosi erosi

Korosi ini terjadi karena pengikisan lapisan pelindung material dan pengaruh mekanik pada permukaan logam seperti gesekan. Korosi jenis ini dapat dikendalikan dengan pemilihan material, inhibitor, perlindungan katodik, pelapisan, perubahan lingkungan dan bentuk dari material.

f. Korosi lelah (*fatigue corrosion*)

Korosi jenis ini dapat terjadi karena adanya beban yang diberikan tidak sesuai dengan tegangan luluhnya secara terus menerus sehingga terjadi retakan atau kelelahan pada logam. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi ini adalah oksigen, pH, temperatur dan komposisi larutan. Namun dapat di perlambat dengan mengurangi beban/tegangan pada logam serta pemberian inhibitor.

g. *Stress corrosion cracking* (SCC)

Korosi jenis ini terjadi karena adanya tegangan yang mengakibatkan keretakan dan terjadi pada lingkungan yang korosif secara bersama-sama. Korosi terbentuk pada celah sempit.

h. Korosi gesekan (*fretting Corrosion*)

Korosi gesekan terjadi karena adanya gesekan pada konstruksi bergerak dan dapat terjadi pada lingkungan yang tidak korosif. Korosi ini sangat merugikan karena dapat merusak komponen logam dan menghasilkan oksida. Korosi jenis ini dapat diminimalisir dengan pemberian pelumas.

2.4 Laju Korosi

Laju korosi adalah kecepatan rambatan atau kecepatan penurunan kualitas bahan terhadap waktu. Metode yang paling umum digunakan yaitu metode kinetika atau kehilangan berat (*weight loss*). Metode ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan laju korosi. Perhitungan laju korosi dengan mengukur kekurangan berat akibat korosi yang terjadi. Secara umum, laju korosi dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan (Priyotomo, 2008) :

$$CR (mpy) = \frac{W \times K}{D A_s t} \quad (2.1)$$

Dimana,

CR = Laju korosi (mpy)

W = Kehilangan massa (gr)

K = Konstanta (Tabel 2.3)

D = Densitas (gr/cm^3)

A_s = Luas permukaan (cm^2)

t = Waktu pemaparan (hari)

Metode ini dilakukan dengan mengukur berat awal dan berat akhir setelah terjadi korosi dari benda uji (objek yang ingin diketahui laju korosi yang terjadi padanya), kekurangan berat dari pada berat awal merupakan nilai kehilangan

berat. Kelemahan dari metode *weight loss* adalah tidak dapat mendeteksi secara cepat perubahan yang terjadi saat proses korosi.

Untuk mengetahui kemampuan inhibitor yang digunakan maka dapat digunakan persamaan berikut :

$$EI (\%) = \frac{CR_o - CR_i}{CR_o} \times 100\% \quad (2.2)$$

Dengan EI : efisiensi inhibisi (%)

CR_o : laju korosi tanpa penambahan inhibitor (mmpy)

CR_i : laju korosi dengan penambahan inhibitor (mmpy)

Tabel 2.1 Konstanta (K) pada rumus variasi laju korosi

Variasi unit laju korosi	Konstanta (K)
Mils per year (mpy)	$3,45 \times 10^6$
Inches per year (ipy)	$3,45 \times 10^3$
Milimeters per year (mm/y)	$8,76 \times 10^4$
Picnometers per second (pm/y)	$2,78 \times 10^6$
Micrometers per year ($\mu\text{m}/\text{y}$)	$8,76 \times 10^7$

(Sumber : Priyotomo, 2008)

Semakin besar laju korosi suatu logam maka semakin cepat material terkorosi. Kualitas ketahanan korosi suatu material dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tingkat ketahanan korosi berdasarkan laju korosi

Tingkat Ketahanan Korosi	Perkiraan Kesetaraan Metrik				
	Mpy	mm/year	$\mu\text{m}/\text{yr}$	nm/yr	pm/sec
Luar Biasa	< 1	< 0.02	< 25	< 2	< 1
Sangat Baik	1 – 5	0,02 – 0,1	25 – 100	2 -10	1 – 5
Baik	5 – 20	0,1 – 0,5	100 – 500	10 – 50	5 – 20
Cukup Baik	20 – 50	0,5 – 1	500 – 1000	50 – 100	20 – 50
Buruk	50 – 200	1 – 5	1000 – 5000	150 – 500	50 – 200
Sangat Buruk	200+	5+	5000+	500+	200+

(Sumber : Mars Guy Fontana, 1986 : 192)

2.5 Inhibitor

Inhibitor korosi merupakan senyawa kimia yang ditambahkan dalam konsentrasi yang sedikit kedalam lingkungan /media korosif akan mengurangi laju korosi. Inhibitor disebut juga katalis yang dapat menurunkan laju dengan beberapa cara yaitu meningkatkan polarisasi anoda atau katoda, mengurangi perpindahan atau difusi ion pada permukaan logam dan meningkatkan ketahanan elektrik logam (Gapsari Fermina, 2017 : 169).

Inhibitor berfasa cair menurut Fermina Gapsari (2017 : 170-173) dapat berperan sebagai inhibitor anodik, inhibitor katodik dan inhibitor campuran.

- a. Inhibitor anodik merupakan inhibitor yang dapat menurunkan laju korosi dengan menghambat tranfer ion-ion logam kedalam larutan korosif karena kekurangan anoda. Terdiri atas dua jenis yaitu anion pengoksidasi seperti kromat, nitrat, nitrat dan ion-ion pengoksidasi seperti fosfat.
- b. Inhibitor katodik merupakan inhibitor yang dapat menurunkan laju korosi dengan menghambat salah satu proses katodik. Pada larutan asam, reaksi katodik ditandai dengan ion H menjadi atom H sehingga membentuk molekul H₂.
- c. Inhibitor campuran merupakan campuran antara inhibitor anodik dan inhibitor katodik.

Inhibitor terbagi dua yaitu inhibitor organik dan inhibitor anorganik. Inhibitor umumnya berasal dari senyawa organik dan anorganik yang mengandung gugus-gugus yang memiliki pasangan elektron bebas seperti sulfur, nitrogen dan oksigen. unsur-unsur yang memiliki pasangan elektron bebas ini

nantinya akan berfungsi sebagai ligan yang akan membentuk senyawa kompleks. Inhibitor organik yaitu inhibitor yang berasal dari bagian tumbuhan yang mengandung tanin, alkaloid, flavonoid, asam amino, gingerol yang banyak terdapat pada tumbuhan (akar, batang dan daun). Sedangkan inhibitor anorganik adalah inhibitor yang diperoleh dari mineral-mineral yang tidak mengandung unsur karbon dalam senyawanya. Mineral dasar dari inhibitor anorganik antara lain Cr, NO₃, Si dan PO₄. Inhibitor anorganik bersifat sebagai inhibitor anodik karena inhibitor ini memiliki gugus aktif yaitu anion negatif yang berguna untuk mengurangi korosi. Senyawa-senyawa ini juga sangat berguna dalam aplikasi pelapisan antikorosi, namun bersifat toksik (racun) (Haryono, 2010).

Mekanisme kerja inhibitor dibedakan sebagai berikut :

1. Inhibitor terabsorpsi pada logam dan membentuk suatu lapisan tipis dengan ketebalan beberapa molekul inhibitor.
2. Melalui pengaruh inhibitor lingkungan (pH) menyebabkan inhibitor dapat mengendap dan selanjutnya terabsorpsi pada permukaan logam serta melindunginya terhadap korosi.
3. Inhibitor lebih dulu mengkorosi logamnya dan menghasilkan suatu zat kimia yang kemudian melalui peristiwa absorpsi dari produk korosi tersebut membentuk suatu lapisan pasif pada permukaan logam.
4. Inhibitor menghilangkan yang agresif dari lingkungannya.

2.6 Tanaman Waru (*Hibiscus Tiliaceus*)

Tanaman waru (*hibiscus tiliaceus*) merupakan salah satu tumbuhan tropis yang berbatang sedang yang tumbuh liar di hutan dan di ladang. Tanaman waru

(*hibiscus tiliaceus*) sangat banyak dan mudah ditemukan di Indonesia. Waru atau *hibiscus tiliaceus* yang termasuk pada suku kapas-kapasan atau *malvaceae*. Jenis ini telah lama dikenal sebagai pohon peneduh baik di tepi jalan atau di tepi sungai, dan di pesisir pantai dengan bunganya yang kuning mencolok indah dipandang mata. Tanaman waru yang masih semarga dengan kembang sepatu ini merupakan tumbuhan asli dari daerah tropika di daerah Pasifik Barat. Namun jenis ini saat ini telah tersebar luas di seluruh wilayah pasifik. Seperti pada gambar 2.3:

Kerajaan : *Plantae*

Divisi : *Spermatophyta*

Anak divisi : *Angiospermae*

Kelas : *Dicotyledoneae*

Anak kelas : *Sympetalae*

Bangsa : *Malvales*

Suku : *Malvaceae*

Marga : *Hibiscus*

Jenis : *Hibiscus tiliaceus* (Heyne, 1987)



Gambar 2.3 : Daun waru (*hibiscus tiliaceus*) (Sumber: Ahmad, 2010)

Tanaman waru (*hibiscus tiliaceus*) memiliki banyak manfaat secara tradisional diantaranya akar waru digunakan sebagai pendingin bagi penyakit demam, daun waru digunakan untuk membantu pertumbuhan rambut, obat batuk dan diare, bunga waru digunakan sebagai obat masuk angin (Martodisiswojo dan Rajakwangun, 1995). Daunnya belum banyak dimanfaatkan hanya di biarkan begitu gugur begitu saja, padahal daun waru memiliki kandungan senyawa fitokimia yaitu saponin, flavonoid, polifenol dan tanin (Kesi Lusiana dkk, 2013). Berdasarkan uji fitokimia terhadap ekstrak kasar daun waru, diperoleh jenis senyawa yang terdapat pada ekstrak tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Hasil uji fitokimia dari ekstrak daun waru


Jenis senyawa		Pengujian
Saponin	Steroid	+
	Triterpenoid	-
Tannin		+
Polifenol		+
Flavonoid		+

Keterangan + = Hasil uji positif, - = Hasil uji negatif

(Sumber : Kesi Lusiana, dkk, 2013)

Tanin ((NH₂)₂CO) merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk kedalam golongan polifenol. Tanin merupakan senyawa golongan polifenol yang bersifat polar sehingga ekstraksi tanin dilakukan dengan menggunakan pelarut polar. Tanin dapat memperlambat laju korosi karena tanin dapat membentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks yang dibentuk tanin nantinya akan melapisi logam dan berguna untuk menghambat korosi. Besi merupakan logam transisi, salah satu sifat unsur transisi adalah mempunyai kecenderungan untuk

membentuk senyawa kompleks. Ion-ion dari besi akan memiliki orbital-orbital kosong yang dapat menerima pasangan elektron dari tanin. Tanin merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk kedalam golongan polifenol. Tanin dapat meningkatkan pembentukan film diatas permukaan logam sehingga dapat membantu dalam proses inhibisi korosi. Proses inhibisi dari tanin dikaitkan kepada pembentukan lapisan pasif dari permukaan logam. Tanin memiliki gugus fenolik yang memiliki kemampuan untuk membentuk garam *tanninate* dengan ion *ferric*, proses inhibisi korosi dari tanin dapat disebabkan oleh pembentukan jaringan dari garam *ferric tanninate* yang melindungi permukaan logam (Nehle dkk, 2010).



Gambar 2.4 struktur tanin (Sumber : Widiastuti, dkk, 2014)

Senyawa kompleks adalah senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atau logam dengan ion nonlogam. Pada pembentukan senyawa kompleks netral atau senyawa kompleks ionik, atom logam dan ion logam disebut sebagai atom pusat, sedangkan atom yang mendonorkan elektronnya ke atom pusat disebut atom donor. Atom donor dapat berupa suatu ion atau molekul netral. Ion atau molekul netral yang memiliki

atom-atom donor yang dikoordinasikan pada atom pusat disebut ligan. Ligan adalah molekul sederhana yang dalam senyawa kompleks bertindak sebagai donor pasangan elektron (basa Lewis). ligan akan memberikan pasangan elektronnya kepada atom pusat yang menyediakan orbital kosong. interaksi antara ligan dan atom pusat menghasilkan ikatan koordinasi.

Alkaloid merupakan jenis senyawa yang memiliki 1 atom N dan bersifat basa. Sifat ini bergantung pada pasangan elektron bebas. Jika gugus fungsional saling berdekatan maka akan menarik elektron bebas sehingga mengurangi elektron bebas dari reaksi anoda pada logam. Alkaloid juga mudah mengalami perubahan terutama jika dipengaruhi oleh temperatur dan sangat mudah larut dalam larutan organik. Tanin, alkaloid, steroid dan saponin merupakan senyawa antioksidan yaitu senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan menangkap elektron bebas (Ahmad Najib, 2006).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2018 hingga juli 2018 di Laboratorium Kimia Organik F – MIPA Universitas Hasanuddin Makassar dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat

A. Alat dalam preparasi ekstrak

Alat yang di gunakan pada preparasi ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*) adalah sebagai berikut :

1. *Rotary evaporator HS-2000 NS*
2. Blender
3. Wadah kaca
4. Kaca pesegi
5. Gelas ukur/ gelas beaker
6. Erlenmeyer 1000 ml
7. Corong bucher
8. Batang pengaduk
9. Pompa vakum
10. Pinset
11. Gunting
12. Alat tulis

B. Alat dalam preparasi sampel

Alat yang di gunakan pada preparasi sampel besi beton polos adalah sebagai berikut :

1. Gurinda
2. Mistar

C. Alat dalam preparasi medium dengan inhibitor

Alat yang di gunakan pada preparasi medium dengan inhibitor adalah sebagai berikut :

1. Erlenmenyer 125 ml
2. Erlenmenyer 100 ml
3. Labu ukur 250 ml
4. Pipet Tetes
5. Gelas Ukur 250 ml

D. Alat pengujian

Alat yang di gunakan pada pengujian adalah sebagai berikut :

1. Alat *Scanning Electron Microscopy* (SEM)
2. pHmeter digital
3. Termometer digital
4. Neraca analitik
5. Jangka sorong digital
6. Tabung reaksi
7. Penjepit tabung
8. Hot plate

3.2.2 Bahan

A. Bahan dalam preparasi ekstrak

Bahan yang di gunakan pada preparasi ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*) adalah sebagai berikut

1. Ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*)
2. Larutan etanol 96%
3. Kertas saring biasa
4. Aluminium foil

B. Bahan dalam preparasi sampel

Bahan yang di gunakan pada preparasi sampel adalah sebagai berikut :

1. Besi beton polos
2. Amplas 100
3. Amplas 150
4. Amplas 280
5. Amplas 2000
6. Larutan aseton
7. Aquades
8. Tissue
9. Aluminium foil

C. Bahan dalam preparasi medium dengan inhibitor

Bahan yang di gunakan pada preparasi medium dengan inhibitor adalah sebagai berikut :

1. Air Sumur

2. Larutan etanol 96%
3. Tissue
4. Label
5. Gunting
6. Aluminium Foil

D. Bahan pengujian

Bahan pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Besi beton polos
2. Air sumur dengan Inhibitor
3. Ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*)
4. aquades
5. Labu semprot

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Preparasi Bahan Uji

a. Preparasi ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*)

1. Pembuatan ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*) akan dilakukan di Laboratorium Kimia Organik F – MIPA Universitas Hasanuddin.
2. Daun waru (*hibiscus tiliaceus*) yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Tanjung Bayang kota Makassar.
3. Sebelum proses pengeringan, terlebih dahulu daun waru (*hibiscus tiliaceus*) dicuci dengan air mengalir sehingga kotoran/debu yang menempel akan hilang.

4. Setelah itu, daun waru (*hibiscus tiliaceus*) tersebut dipotong kecil-kecil dan dikeringkan pada suhu ruang selama kurang lebih tiga minggu sampai kadar air pada daun berkurang (kering) sehingga senyawa antioksidannya tidak rusak.
5. Kemudian menimbang daun waru (*hibiscus tiliaceus*).
6. 20 gram daun waru (*hibiscus tiliaceus*) yang telah kering dihaluskan dengan menggunakan blender hingga menjadi serbuk halus.
7. Serbuk daun waru (*hibiscus tiliaceus*) dimasukkan ke dalam wadah kaca kemudian di maserasi kedalam etanol 96% 2 liter hingga melampaui serbuk halus dan direndam selama 24 jam dengan menutup wadah kaca menggunakan aluminium foil dan kaca persegi.
8. Setelah itu ekstrak disaring dengan menggunakan alat pompa vakum yang dihubungkan dengan *erlenmeyer* dan *corong bucher* yang berisi kertas saring.
9. Hasil dari penyaringan tersebut disimpan kedalam *erlenmeyer* dan didiamkan kemudian ampasnya diolah kembali dengan cara yang sama sebanyak 3 kali penyaringan.
10. Filtrat dari ketiga proses tersebut dipadukan/dicampurkan agar homogen.
11. Setelah itu, filtrat tersebut dipekatkan menggunakan *rotary evaporator* dengan kecepatan 41 rpm dan suhu 51°C untuk memisahkan zat pelarut dan zat yang terekstrak sehingga diperoleh ekstrak pekat yang digunakan sebagai inhibitor.

b. Preparasi sampel

1. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah besi beton polos.
2. Sampel diukur dengan menggunakan mistar sepanjang 3 cm kemudian dipotong dengan menggunakan gurinda.
3. Kemudian permukaan sampel diperhalus dengan menggunakan kertas amplas 100 setelah itu dilanjutkan dengan kertas amplas 150 lalu kertas amplas 280 dan terakhir menggunakan kertas amplas 2000 sampai permukaan sampel mengkilap.
4. Selanjutnya sampel tersebut dicuci dengan menggunakan aquades lalu dicelupkan kedalam aseton untuk menghilangkan serbuk yang masih menempel pada permukaan sampel selanjutnya besi dikeringkan pada suhu ruang dan menggunakan tisu untuk wadah pengeringan sampel.
5. Setelah proses di atas maka diameter dan panjang sampel diukur kembali dengan menggunakan jangka sorong digital.
6. Setelah kering dilakukan penimbangan awal massa besi dengan menggunakan neraca analitik.

c. Preparasi medium dengan penambahan inhibitor

1. Medium yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah air sumur yang diperoleh dari perumahan masyarakat disekitar Tanjung Bayang Kota Makassar.
2. Medium dengan penambahan inhibitor dilakukan dengan menambahkan ekstrak inhibitor kedalam air sumur dengan menggunakan persamaan pengenceran.

3. Labu ukur yang digunakan yaitu labu ukur 250 ml untuk pembuatan konsentrasi ekstrak inhibitor yang bervariasi yaitu 0 ppm, 1.000 ppm, 2.000 ppm, 4.000 ppm dan 6.000 ppm, sehingga volume larutan yang digunakan adalah 250 ml.
4. Untuk pembuatan ekstrak inhibitor 0 ppm, air sumur yang digunakan sebanyak 250 ml dan ekstrak inhibitor 0 ml, dimasukkan kedalam labu ukur 250 ml.
5. Untuk pembuatan konsentrasi ekstrak inhibitor 1.000 ppm, digunakan ekstrak inhibitor 25 ml kemudian dimasukkan kedalam labu ukur 250 ml. Setelah itu memasukkan air sumur kedalam labu ukur sampai batas yang telah ditentukan (garis putih). Kemudian dikocok dengan cara membolak-balikkan labu ukur atas dan bawah. Begitu pula dengan pembuatan ekstrak inhibitor 2.000 ppm, 4.000 ppm dan 6.000 ppm.
6. Setelah proses pembuatan inhibitor maka selanjutnya setiap satu larutan inhibitor di tuangkan kedalam 3 erlenmeyer 250 ml dengan volume masing-masing erlenmeyer sama (berlaku untuk semua medium dengan inhibitor).
7. Selanjutnya memasukkan sampel (besi beton polos) kedalam erlenmeyer 250 ml yang berisi larutan inhibitor.
8. Kemudian sebelum di tutup dengan aluminium foil dan kaca persegi terlebih dahulu dilakukan pengukuran pH dengan menggunakan pHmeter digital dan suhu dengan menggunakan termometer digital pada masing-masing larutan inhibitor.

9. Terakhir, semua larutan inhibitor dengan konsentrasi ekstrak yang berbeda-beda ditutup dengan aluminium foil dan kaca persegi.

3.3.2 Pengujian Senyawa Fitokimia

1. Uji Senyawa Flavonoid

- a. $\frac{1}{2}$ gr sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditambahkan magnesium (Mg) dan 5 ml HCl 2% kemudian dipanaskan lalu setelah itu disaring. Jika warna berubah menjadi merah bata maka ekstrak mengandung flavonoid.
- b. 1 gr sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditambahkan Alkalin dan 1 ml HCl 3,7% dan ditambahkan pula 21 ml etanol kemudian dipanaskan lalu setelah itu disaring. Lalu teramati perubahan warna menjadi merah bata maka ekstrak mengandung flavonoid .
- c. 1 gr sampel dimasukkan kedalam tabung reaksi dan ditambahkan zenk (Zn) dan 1 ml HCl 3,7% dan ditambahkan pula 21 ml etanol kemudian dipanaskan lalu setelah itu disaring. Lalu teramati perubahan warna menjadi merah bata maka ekstrak mengandung flavonoid.

2. Uji Senyawa Tanin

Sebanyak 0,5 gr ekstrak dididihkan dengan 10 ml aquades dalam tabung reaksi, kemudian disaring. Setetes $FeCl_3$ 0,1 % ditambahkan kedalam tabung reaksi dan apabila warna hijau kecokelatan atau warna biru kehitaman berarti ekstrak tersebut mengandung tanin.

3. Uji Senyawa Alkaloid

$\frac{1}{2}$ gr ekstrak dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian di tambahkan $HgCl_2$ sebanyak 1,36 gr (dalam bentuk bubuk) kemudian ditambahkan lagi KI

sebanyak $\frac{1}{2}$ gr. Jika warna kuning kehijauan teramati maka ekstrak tersebut mengandung alkaloid mayer.

4. Uji Senyawa Steroid

$\frac{1}{2}$ mg ekstrak dimasukkan kedalam tabung reaksi, ditambah 5 ml $CHCl_3$ kemudian dipanaskan 5 menit sambil dikocok-kocok lalu didinginkan. 1 ml diambil dari tabung reaksi dan di teteskan kewadah pengujian lalu ditetaskan pereaksi (LB) yaitu 1 ml asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat. Jika warna yang timbul hijau kebiruan setelah ± 30 menit maka ekstrak tersebut positif mengandung steroid.

5. Uji Senyawa Terpenoid

Sebanyak 2 ml kloroform ditambahkan ke 0,5 gr ekstrak, selanjutnya menambahkan 3 ml H_2SO_4 ditambahkan kedalam larutan. Jika teramati warna coklat kemerahan maka ekstrak tersebut menunjukkan adanya senyawa terpenoid.

6. Uji Senyawa Saponin

Sebanyak 15 mg ekstrak ditambahkan 5 ml air dengan suhu $70^\circ C$, kemudian dimasukkan kedalam tabung reaksi kemudian di kocok. Ekstrak positif mengandung saponin ketika timbul busa dengan ketinggian 1-10 cm yang bertahan selama 10 menit.

3.3.3 Penentuan Laju Korosi

a. Pengujian medium

1. Pengujian ini akan dilakukan pada medium baik sebelum penambahan inhibitor maupun setelah penambahan inhibitor setiap enam hari sekali selama 60 hari proses perendaman.
2. Pengujiannya berupa pengujian pH dan temperatur. Seperti pada tabel 3.1.

b. Pengujian *weight loss*

1. Pengujian ini berdasarkan massa awal dan massa akhir.
2. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menimbang massa sampel sebelum proses perendaman untuk menentukan massa awalnya.
3. Setelah itu, sampel direndam dalam medium yang ditambahkan inhibitor dengan konsentrasi yang digunakan 0 ppm, 1.000 ppm, 2.000 ppm, 4.000 ppm, dan 6.000 ppm selama 60 hari perendaman.
4. Dimana dalam satu medium terdapat 3 sampel. Dengan masing-masing sampel berada dalam satu erlenmeyer.
5. Setelah proses perendaman, sampel diangkat dan menghilangkan produk korosi setelah itu dibilas dengan aquades.
6. Kemudian sampel di keringkan pada suhu ruang.
7. Setelah itu, dilakukan penimbangan massa akhir untuk mengetahui massa yang hilang.
8. Kemudian mencatat hasil pengamatan pada tabel 3.2.

c. Pengujian *Scanning Electron Microscopy* (SEM)

Pengujian SEM dilakukan setelah pengujian *weight loss* untuk mengetahui karakteristik morfologi dari sampel baik sebelum penambahan inhibitor maupun setelah penambahan inhibitor untuk mengetahui jenis korosi yang terjadi dan mengetahui komposisi dari sampel tersebut.

3.3.3 Analisis Data

Data dari hasil pengamatan akan dianalisis untuk memperoleh besar laju korosi (*CR*) pada sampel (besi beton polos) dengan menggunakan persamaan 2.1.

3.4 Tabel Pengamatan Penelitian

3.4.1 Tabel pengamatan medium

Tabel pengamatan pada penelitian ini untuk kualitas medium yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Tabel pengamatan pemeriksaan kualitas medium

No	Hari/tanggal	Konsentrasi ekstrak (ppm)	pH	Termometer (°C)
1	Kamis, 26 April 2018	0		
		1.000		
		2.000		
		4.000		
		6.000		
2	Selasa, 1 Mei 2018	0		
		1.000		
		2.000		
		4.000		
		6.000		
3	...	0		
		1.000		
		2.000		
		4.000		
		6.000		
5	Senin, 25 Juni 2018	0		

		1.000		
		2.000		
		4.000		
		6.000		

3.4.2 Tabel pengamatan untuk pengujian *weight loss*


Tabel pengamatan pada penelitian ini untuk persiapan dan pengujian *weight loss* untuk menentukan laju korosi besi beton polos adalah :

Tabel 3.2 Tabel pengamatan laju korosi pada sampel

Konstanta (mmpy) :, waktu perendaman : 60 hari

Konsentrasi ekstrak (ppm)	Massa awal (gr)	Massa akhir (gr)	Kehilangan massa (gr)	Luas permukaan (mm ²)	Density (gr/mm ³)	Laju korosi (mmpy)	EI (%)
0							
1.000							
2.000							
4.000							
6.000							

3.6 Diagram Alir Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Medium


A. Pengujian senyawa fitokimia pada ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*)

Ekstrak yang digunakan sebanyak 20 gr kemudian di maserasi dengan etanol 96% sebanyak 2 liter sehingga diperoleh ekstrak pekat dengan menggunakan *rotary evaporator*. Setelah proses tersebut maka dilakukanlah pengujian skrining fitokimia untuk mengetahui dengan jelas kandungan dari ekastrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*). Berikut tabel hasil skrining senyawa fitokimia.

Tabel 4.1 Hasil pengujian fitokimia

No	Uji Fitokimia	Pereaksi	Perubahan Warna	Hasil Uji
1	Flavonoid			
	Alkaline	Alkaline+HCl 3,7 % + etanol	merah bata	+
	Mg	Mg+HCl 2%	merah bata	-
	Zn	Zn+HCl 3,7% + etanol	merah bata	-
2	Tanin	aquades+FeCl ₃ 0,1 %	hijau kecoklatan	++
3	Alkaloid	HgCl ₂ 3,6 gr+KI 1/2 gr	kecoklatan	++
4	Steroid	CHCl ₃ +asam asetat anhidrat+H ₂ SO ₄	hijau kebiruan/ biru kehitaman	++
5	Terpenoid	kloroform+H ₂ SO ₄	coklat kemerahan	-
6	Saponin	air suhu 70°C	timbul busa	+

Keterangan (-) tidak ada, (+) ada < 10%, (++) ada >10%




Gambar 4.1 hasil uji senyawa fitokimia (A) flavonoid Zn, (B) flavonoid Mg, (C) flavonoid Alkaline, (D) tanin, (E) alkaloid, (F) steroid, (G) terpenoid, (H) saponin

Pada pengujian kandungan senyawa fitokimia pada daun waru (*hibiscus tiliaceus*) menunjukkan bahwa daun waru mengandung senyawa tanin, alkaloid steroid dan saponin ini berdasarkan dari perubahan warna yang terjadi pada proses pengujian. Tanin merupakan senyawa polifenol dan membentuk senyawa kompleks yang dapat dijadikan sebagai penghalang bagi logam sehingga ion-ion korosif dari anoda tidak masuk kedalam logam. Tanin bertindak sebagai inhibitor anodik maksudnya tanin dapat menghambat transfer ion-ion logam (partikel yang terpolarisasi) atau menghambat reaksi oksidasi pada besi dalam reaksi korosi. Alkaloid dapat digunakan sebagai inhibitor karena alkaloid memiliki satu unsur N. Dimana unsur N dapat mengikat elektron dari besi. Namun, senyawa yang sangat berperan dan paling umum digunakan sebagai inhibitor adalah senyawa tanin. Dimana reaksi kimia tanin dengan besi (III) klorida yang berperan sebagai senyawa kompleks.

Reaksi kimia :




atau



Oksigen pada senyawa tanin akan memberikan pasangan elektronnya kepada besi sehingga terjadi ikatan kovalen koordinasi maka besi harus menyediakan orbital kosong untuk menerima pasangan elektron dari oksigen.

Tanin merupakan senyawa kimia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan yang memiliki gugus fungsi *aldehid* yaitu *R-O-H* (senyawa organik yang memiliki atom carbon yang berikatan dengan atom hidrogen dan berikatan dengan oksigen). Tanin bersifat antioksidan (senyawa tanin dapat memutus gugus/rantai ikatan yang terjadi pada logam) dan bersifat polar. Berikut struktur kimia pada tanin yang berikatan dengan besi (III) klorida.



Gambar 4.2 Reaksi tanin dengan $FeCl_3$ (Sumber : Widiastuti, dkk, 2014)

Gambar 4.2 menunjukkan reaksi tanin yang berikatan dengan besi (III) klorida yang berikatan secara kovalen koordinasi karena pemakaian elektron secara bersama-sama dimana salah satu molekul memberikan pasangan elektron ikatan kepada atom lainnya. Tanin akan bertindak sebagai senyawa kompleks ketika berikatan dengan ion logam atau ion non logam. Ikatan kovalen koordinasi biasanya terjadi pada ikatan kompleks (ikatan yang terbentuk karena adanya unsur yang memberikan pasangan elektron disebut ligan dan ada unsur yang menerima elektron disebut atom pusat). Pada penelitian ini, tanin berikatan dengan unsur besi (ion logam) dimana yang bertindak sebagai ligan adalah

senyawa OH (ion hidroksil) atau sebagai basa lewis sedangkan yang bertindak sebagai atom pusat yaitu besi (Fe) atau asam lewis.

B. Pengukuran pH dan temperatur

Pengukuran pH dan temperatur dilakukan karena kedua variabel diatas merupakan faktor-faktor yang menyebabkan laju korosi. Menurut teori pH $7 > 13$ (asam dan basa kuat) memiliki laju korosi yang relatif cepat karena adanya reaksi tambahan pada katoda yang menyebabkan lebih banyak atom yang mengalami oksidasi atau teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin cepat sedangkan semakin tinggi temperatur maka semakin cepat terjadinya reaksi hal ini diakibatkan dengan meningkatkannya temperatur maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan semakin besar efek korosi yang ditimbulkan.

Berikut hasil pengukuran pH dan temperatur dengan pH awal air sumur sebelum dicampurkan dengan inhibitor dan sebelum proses perendaman yaitu 7,63 sedangkan temperatur air sumur menunjukkan 29,9 °C.

Tabel 4.2 Hasil pengukuran pH dan temperatur pada medium

No	Hari/Tanggal	Konsentrasi (ppm)	pH	Temperatur (°C)
1	Kamis, 26 April 2018	0	7	30,27
		1.000	7	29,9
		2.000	7	29,8
		4.000	7	29,6
		6.000	7	29,47
2	Rabu, 2 Mei 2018	0	7,50	30,17
		1.000	7,37	30,13
		2.000	7,32	30,10

		4.000	7,33	29,90
		6.000	7,35	29,83
3	Selasa, 8 Mei 2018	0	7,19	30,27
		1.000	7,16	29,90
		2.000	7,15	30,23
		4.000	7,02	30,13
		6.000	7,27	29,97
		0	8,40	25,40
4	Senin, 14 mei 2018	1.000	8,27	26,80
		2.000	8,13	26,27
		4.000	8,00	26,03
		6.000	7,47	24,60
		0	8,22	28,97
5	Minggu, 20 Mei 2018	1.000	7,97	28,87
		2.000	8,23	28,77
		4.000	7,90	28,53
		6.000	7,48	28,30
		0	8,34	28,67
6	Sabtu, 26 Mei 2018	1.000	8,03	28,43
		2.000	8,37	28,30
		4.000	8,02	28,33
		6.000	7,62	28,23
		0	7,98	27,83
7	Jumat, 1 Juni 2018	1.000	7,85	27,73
		2.000	7,47	27,80
		4.000	8,12	27,80
		6.000	7,76	28,00
		0	8,09	28,10
8	Kamis, 7 Juni 2018	1.000	7,83	28,23
		2.000	8,64	28,23
		4.000	8,25	28,03
		6.000	7,85	28,33
		0	7,72	27,47
9	Rabu, 13 Juni 2018	0	7,72	27,47

		1.000	7,72	27,50
		2.000	8,10	27,43
		4.000	8,03	27,33
		6.000	7,83	27,40
10	Selasa, 19 Juni 2018	0	7,94	26,70
		1.000	7,64	26,83
		2.000	8,35	26,80
		4.000	7,98	27,00
		6.000	7,77	27,10
11	Senin, 25 Juni 2018	0	7,20	26,33
		1.000	7,53	26,47
		2.000	7,30	26,47
		4.000	7,26	26,47
		6.000	7,13	26,40

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengukuran pH dan suhu tidak terjadi perubahan yang signifikan diakibatkan karena inhibitor disini bertindak sebagai inhibitor campuran (anodik katodik) maksudnya bisa saja inhibitor bertindak sebagai inhibitor anodik dan bisa juga bertindak sebagai inhibitor katodik yang menyebabkan pH dan temperatur kadang kala menurun atau meningkat tergantung dari reaksi yang terjadi. Inhibitor anodik merupakan inhibitor yang menghambat reaksi oksidasi dan sebaliknya inhibitor katodik merupakan inhibitor yang dapat menghambat reaksi reduksi. Inhibitor anodik dan inhibitor katodik tidak bisa terjadi secara bersamaan. Medium yang digunakan di atas merupakan medium air sumur yang bersifat basa. Korosi dapat terjadi pada larutan elektrolit yaitu larutan basa, asam dan garam.

4.2 Pengujian Laju Korosi


Pengujian laju korosi dilakukan dengan cara perendaman pada sampel dalam medium korosif untuk menentukan besar massa yang hilang. Sebelum dilakukan perendaman sampel terlebih dahulu menghitung luas permukaan dan massa jenis pada sampel. Perhitungan laju korosi dengan metode kehilangan massa (*weight loss*) dilakukan dengan cara menghitung selisih antara massa awal dan massa akhir dengan menggunakan persamaan 2.1. Seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Nilai laju korosi

Konsentrasi ekstrak (ppm)	Massa awal (gr)	Massa akhir (gr)	Kehilangan massa (gr)	Luas permukaan (mm^2)	Density (gr/mm^3)	Laju korosi (mmpy)	EI (%)	Umur besi (y)
0	12,768	12,447	0,320	898,301	0,008	24.543,721	-	6,551
1.000	12,592	12,415	0,177	893,683	0,008	13.807,430	43,744	11,662
2.000	12,720	12,554	0,166	858,759	0,008	12.291,637	49,919	12,725
4.000	12,512	12,379	0,132	879,933	0,008	10.316,751	57,966	15,535
6.000	12,814	12,702	0,112	897,367	0,008	8.607,847	64,929	18,822

Pada tabel 4.3 dijelaskan bahwa besi beton pada konsentrasi 0 ppm dengan panjang besi rata rata 29,930 mm dan diameter besi beton 8,377 mm diperoleh ketahanan besi terhadap serangan korosi yaitu bertahan selama 6,551 years jika laju korosi yang terjadi pada besi beton tersebut konstan yaitu sebesar 24.543,721 mmpy. Hasil ini diperoleh dengan menggunakan persamaan 2.1. Dari persamaan 2.1 diperoleh nilai laju korosi pada sampel dengan konsentrasi inhibitor yang bervariasi dimulai dari 0 ppm, 1.000 ppm, 2.000 ppm, 4.000 ppm dan 6.000 ppm selama perendaman 60 hari yang disajikan dalam grafik 4.1.

Grafik 4.1 Laju korosi pada sampel selama perendaman 60 hari




Keterangan : A = 0 ppm, B = 1.000 ppm, C = 2.000 ppm, D = 4.000 ppm,
E = 6.000 ppm

Dapat dilihat bahwa jika sampel tanpa inhibitor yaitu A, menunjukkan nilai laju korosi sebesar 24.543,721 mmpy sedangkan sampel dengan inhibitor mulai dari B hingga E menunjukkan nilai laju korosi yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi inhibitor berbanding terbalik dengan laju korosi yang mengakibatkan material suatu bahan akan bertahan lama. Logam dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan cara melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan sehingga logam akan melepaskan elektron kemudian elektron akan ditangkap dan bereaksi dengan air (reduksi oksigen). Air sumur merupakan salah satu faktor tempat berlangsungnya proses korosi karena terjadinya proses oksidasi logam dan reduksi air yang menyebabkan logam menghasilkan endapan yang disebut pengkaratan.

Sebelum proses perendaman dilakukan terlebih dahulu sampel ditimbang untuk mengetahui massa awal sampel dan setelah perendaman dilakukan lagi penimbangan untuk mengetahui massa akhir sehingga diperoleh selisih antara massa awal dan massa akhir yang merupakan produk korosi akibat besi langsung berinteraksi dengan air yang memiliki kandungan O_2 . Seperti yang disajikan dalam grafik 4.2.

Grafik 4.2 Grafik perubahan massa pada sampel sebelum dan setelah perendaman 60 hari




Keterangan : ■ = massa awal (gram), ■ = massa akhir (gram), ■ = kehilangan massa (gram)

Dilihat dari grafik 4.2, pada sampel A menunjukkan bahwa nilai massa awal sebesar 12,768 gram dan setelah direndam selama 60 hari diperoleh massa akhir 12,447 gram dengan menghilangkan karat yang menempel pada sampel sehingga selisih antara massa awal dan massa akhir sebesar 0,321 gram yang merupakan korosi. Begitupula dengan data selanjutnya menunjukkan bahwa

kehilangan massa B sebesar 0,177 gram, C sebesar 0,166 gram, D sebesar 0,133, dan E berkurang hingga 0,112 gram dimana semakin tinggi konsentrasi yang diberikan maka semakin kecil selisih antara massa awal dan massa akhir karena inhibitor dapat memperlambat laju korosi. Pengurangan massa ini terjadi karena adanya korosi yang menempel pada permukaan sampel (besi), pada saat sampel bereaksi dengan air sumur, salah satu permukaan sampel akan menjadi anoda yang melepaskan ion-ion atau proses oksidasi yang menghasilkan oksida/karbonat dan salah satu permukaan sampel lainnya akan menjadi katoda tempat berkumpulnya ion-ion yang dilepaskan anoda, bagian katoda akan menebal dan menjadi tempat korosi terjadi sehingga pada saat menghilangkan karat pada sampel akan mengurangi massa sampel pada bagian katoda.

Dari hasil perhitungan laju korosi untuk sampel dengan medium yang berbeda, konsentrasi inhibitor yang bervariasi selama 60 hari perendaman diperoleh nilai laju korosi yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi yang diberikan dan kehilangan massa yang semakin berkurang seiring dengan bertambahnya konsentrasi, jadi semakin banyak konsentrasi maka semakin kecil pula kehilangan massa pada sampel sehingga laju korosinya akan semakin kecil. Berdasarkan persamaan 2.1 yang menunjukkan bahwa kehilangan massa berbanding lurus dengan laju korosi. Seperti pada grafik 4.3:

Gravik 4.3 Hubungan antara laju korosi dan kehilangan massa sampel




Keterangan : W1;W2;W3;W4;W5 = Kehilangan massa (gram),

Cr 1;Cr 2;Cr 3;Cr 4;Cr 5 = Laju korosi (mmpy)

Dari hasil pengujian laju korosi diperoleh bahwa sampel yang tidak ditambahkan inhibitor mempunyai nilai laju korosi yang paling besar dan kehilangan massa yang paling besar yaitu sebesar 24.543,721 mmpy dan 0,320 gram sedangkan nilai laju korosi yang paling kecil dimiliki oleh sampel yang ditambahkan inhibitor dengan konsentrasi yang paling tinggi yaitu 8.607,847 mmpy dengan kehilangan massa sebesar 0,112 gram. Laju korosi tak hanya dipengaruhi oleh kehilangan massa namun juga dipengaruhi oleh luas permukaan dan konsentrasi inhibitor yang diberikan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam tabel 4.3 laju korosi meningkat dengan banyaknya kehilangan massa pada logam. Untuk mengetahui kemampuan suatu ekstrak yang digunakan sebagai inhibitor korosi pada logam, maka dilakukan pengukuran efisiensi inhibisi logam. Berikut dijelaskan pada grafik 4.4.


Grafik 4.4 Hubungan antara laju korosi dengan efisiensi inhibisi



Grafik 4.3 dan grafik 4.4 menjelaskan bahwa semakin besar kehilangan massa suatu logam maka semakin cepat pula laju korosi pada logam dan semakin besar konsentrasi yang diberikan maka semakin menurun laju korosi pada logam. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi inhibitor yang diberikan menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak yang digunakan berpengaruh terhadap laju korosi dan bisa digunakan sebagai inhibitor pada logam.


4.3 Hasil uji SEM – EDX (*Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersion X-Ray*)

Pengujian SEM dilakukan untuk mengetahui morfologi permukaan pada sampel. Sampel yang digunakan berupa besi beton polos yang telah direndam dengan air sumur dengan penambahan dan tanpa penambahan inhibitor. Gambaran tentang bentuk dan jenis korosi yang terbentuk dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.3 Hasil uji SEM tanpa perlakuan (A) perbesaran 100X (B) perbesaran 500X

Gambar 4.3 merupakan potongan besi beton polos tanpa perlakuan (tanpa proses perendaman) yang digunakan sebagai gambar pembandingan untuk besi tanpa inhibitor maupun dengan inhibitor. Berikut merupakan gambar hasil uji SEM untuk besi beton polos tanpa inhibitor maupun dengan inhibitor dengan perbesaran yang berbeda.



Gambar 4.4 Hasil uji SEM tanpa inhibitor dan dengan inhibitor (A) tanpa inhibitor perbesaran 100X (B) tanpa inhibitor perbesaran 500X (C) dengan inhibitor 6.000 ppm perbesaran 100X (D) dengan inhibitor 6.000 ppm perbesaran 1.000X

Menurut Fuad Yanuar dan Dwi Heru (2015) dalam penelitiannya analisa laju korosi pada baja galvanis mengemukakan bahwa permukaan spesimen yang paling terkorosi berupa bintik-bintik hitam. zat pengkorosif sebelumnya akan merusak lapisan pelindung dari permukaan baja galvanis yang penyusunnya adalah seng (Zn) ditambah dengan pengaruh temperatur akan semakin besar kesempatan untuk merusak lapisan pelindung tersebut dan akibatnya pori-pori dari baja galvanis akan membuka, sehingga masuk ke dalam dan zat pengkorosif akan merusak struktur logam sehingga membentuk jarum berupa lubang yang mengakibatkan korosi yang terbentuk adalah korosi sumuran dan korosi celah.

Berdasarkan gambar 4.4, dapat disimpulkan bahwa jenis korosi yang terbentuk pada besi beton polos tanpa penambahan inhibitor yaitu korosi merata karena endapan-endapan yang terlihat menyeluruh pada permukaan besi yang akan menyebabkan besi semakin menipis dan korosi sumuran karena terlihat pada gambar yang menunjukkan adanya lubang-lubang pada permukaan yang tidak merata seperti permukaan yang kasar sedangkan dengan penambahan inhibitor korosi yang terjadi yaitu korosi celah, seperti yang terlihat pada gambar yang menunjukkan adanya retakan akibat produk korosi.

SEM-EDX mapping digunakan untuk mengetahui persebaran unsur yang dominan pada logam. Adapun hasil uji SEM-EDX mapping pada sampel besi beton polos dengan jenis perlakuan yang berbeda-beda seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Hasil uji SEM-EDX mapping pada besi beton polos

No	Perlakuan pada besi beton polos	Unsur
1	Tanpa perlakuan	Si, Fe, O

2	Tanpa penambahan inhibitor	Si, Fe, O, Mg, Ca
3	Dengan penambahan inhibitor 6.000 ppm	Si, Fe, O

Tabel 4.4 merupakan hasil uji SEM-EDX mapping yang menunjukkan bahwa unsur-unsur yang dimiliki pada besi beton polos tanpa perlakuan dengan medium udara yaitu Fe, O dan Si. Dan ketika besi beton polos diberi perlakuan dengan cara di rendam di medium korosif (air sumur) tanpa ditambahkan inhibitor, besi beton polos mengandung unsur Ca, Mg, Fe, O dan Si. Berbeda ketika besi beton polos diberi inhibitor dalam medium korosif menunjukkan bahwa besi beton polos mengandung Fe, Mg dan O. Berdasarkan gambar diatas, dapat di peroleh bahwa besi beton polos tanpa penambahan inhibitor mengalami penambahan unsur yaitu Mg dan Ca yang juga merupakan unsur-unsur yang dapat menyebabkan korosi dan ketika dengan penambahan inhibitor tidak ada unsur yang bertambah. Namun jika ditinjau dari kandungan O, pada tabel 4.4, yang menunjukkan bahwa kandungan O yang paling tinggi yaitu tanpa inhibitor, ini berdasarkan warna yang tampak jika semakin kemerahan maka kandungan oksigen semakin tinggi. Sedangkan kandungan besi yang paling tinggi ketika tidak diberi perlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa sampel yang memiliki laju korosi yang paling cepat ketika tidak ditambahkan inhibitor karena oksigen akan mengalami reaksi reduksi sehingga besi akan semakin kehilangan elektron dan kehilangan massa.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. pengaruh penambahan inhibitor ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*) terhadap laju korosi besi beton yaitu semakin besar konsentrasi yang diberikan maka semakin lambat laju korosinya. Laju korosi yang paling tinggi di peroleh pada sampel yang tidak ditambahkan inhibitor yaitu sebesar 24.543,721 mmpy sedangkan laju korosi yang paling rendah jika diberi inhibitor dengan konsentrasi 6.000 ppm yaitu sebesar 8.607,847 mmpy. Konsentrasi inhibitor juga mempengaruhi kehilangan massa pada sampel dimana jika semakin tinggi konsentrasi inhibitor maka semakin rendah massa yang hilang pada sampel.
2. Jenis korosi yang terbentuk pada sampel tanpa penambahan inhibitor adalah korosi sumuran dan korosi merata sedangkan pada sampel dengan penambahan inhibitor 6.000 ppm adalah korosi celah.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya melakukan pengujian biokorosi pada medium yang digunakan (air sumur) dan ekstrak yang digunakan.
2. Sebaiknya mengadakan sampel kontrol (sampel yang terkena udara)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad. 2004. *"Tafsir Ibnu Katsir jilid 7"*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Anonim. 2015. . Diakses pada tanggal 17 Desember 2017
- Ahmad Najib, S.Si, Apt. 2006. Ringkasan Materi Kuliah Fitokimia II. Fakultas Farmasi UMI. (nadjeeb. Wordpress.com)
- Dharma,Budhi. 2006. *"Baja Tulangan pada Bangunan Gedung"*. FT jurusan Teknik Sipil PSD III: Universitas Diponegoro.
- Fontana, Mars. 1986. *"Corrosion Engineering. G., 3rd edition McGraw-Hill"*. New York.
- Gadang Priyotomo. 2008. *"Kamus Saku Korosi Material FREE E-BOOK edisi mahasiswa, Vol.1, No.1"*. Staf peneliti Pusat Penelitian Metalurgi-LIPI.
- Gapsari, Femiana. 2017. Pengantar Laju Korosi. UB Media : Universitas Brawijaya Malang
- Hamdan, Ahmad Al Jami. 2010. *"Skrining Senyawa Antimitosis Ekstrak Daun Waru (Hibiscus Tiliaceus) Berdasarkan Penghambatan pembelahan Sel Telur Bulubabi"*. Makassar: Fakultas Ilmu kesehatan UINAM
- Hadi, N. 1983. *"Faktor Utama Penyebab Korosi Atmosfir di Kawasan Industri"*. Lembaga Publikasi Lemigas, No.2/XVII/Agustus, 10-14.
- Hariyono, Gogot, dkk. 2010. *"Ekstrak Bahan Alam Sebagai Inhibitor Korosi"*. Yogyakarta: FTI UPN Veteran.
- Heyne, K. 1987. *"Tumbuhan Berguna Indonesia Jilid III Cetakan ke-1"*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Jakarta
- Ilim dan Hermawan B. 2008. *"Studi penggunaan ekstrak buah lada (piper nigrum linn), buah pinang (areca catheu linn) dan daun teh sebagai inhibitor korosi baja lunak dalam medium air laut buatan jenuh gas CO₂"*. Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II Bandung : Universitas lampung.
- Kementerian Agama. 2014. *"Al qur'an dan Terjemahan"*. CV Mitra Khazanah
- Kesi Lusiana, dkk.2013. *"Aktivitas Antibakteri dan Kandungan Fitokimia Ekstrak Daun Waru (Hibiscus Tiliaceus) sebagai Bahan Dasar Pembuatan Sampo"*. Pendidikan Kimia Jurusan PMIPA FKIP UNS: Surakarta.

- Malfinora, anike, dkk. 2014. "*pengaruh konsentrasi inhibitor ekstrak daun kakao (theobroma cacao) terhadap laju korosi baja hardox 450*". Jurusan Fisika FMIPA padang : Universitas Andalas.
- M. Quraish Shihab. 2002. "*Tafsir Al Misbah. Vol 9,12,14*". Jakarta : Lentera Hati
- Nahle, A., et al. 2010. "*UAE Neem Extract as a Corrosion Inhibitor for Carbon Steel in HCL Solution*". Hibdawi Publishing Corporation.
- Pradityana, Atria, dkk. 2007. "*Penggunaan Bio Inhibitor dalam Pipe Plant Industri Migas*". Semarang: Fakultas Teknologi Industri.
- Resi Agestia W dan Andis Sugrani.2009. "*Makalah Kimia Organik Bahan Alam FLAVONOID (Quercetin)*".FMIPA Makassar : Universitas Hasanuddin.
- Sidiq, M. Fajar. "*Analisa Korosi dan Pengendaliannya*": Jurnal Foundry Vol. 3 No. 1: Bandung: 2013.
- Subagio, dkk. 2006. "*Analisis Kekuatan Tarik Besi Beton Ulir Berdasarkan Diameternya*". Jurusan Teknik Mesin: Politeknik Negeri Malang.
- Tian Wahyuni dan Syamsuddin ab. 2014. "*Pemanfaatan Tanin Ekstrak Daun Jambu Biji Terhadap Laju Korosi Besi Dalam Larutan NaCl 3% (w/v)*". Fakultas Teknik Universitas muhammadiyah Jakarta.
- Tobagus Noor R, dkk. 2015. "*Pengaruh Penambahan Ekstrak Kulit Buah Jeruk Dan Kulit Buah Mangga Sebagai Inhibitor Korosi Pada Baja Karbon Dalam Media NaCl 3,5%*".Teknik Material Dan Metalurgi, ITS
- Trethewey,J, KR. 1991. "*Korosi*". Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Widiastuti, dkk. 2014. "*Skirining Fitokimia dan Identifikasi Komponen Utam Ekstrak Metanol Kulit Durian Varietas Vetruk*". Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. USM Surakarta, Indonesia
- Widharto Sri. 1999. "*Karat dan Pencegahannya*". Cetakan Kedua; Jakarta: PT. Pradinya Paramita.
- Yanuar Dan Heru Dwi. 2015. "*Analisa Laju Korosi Pada Baja Galvanis Menggunakan Metode Astm G31 – 72 Pada Media Air Nira (Kelapa)*". Teknik Mesin FT-UNS



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN 1

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

ALAT DAN BAHAN PENELITIAN

1. Alat

A. Alat dalam preparasi ekstrak



Rotary evaporator HS-2000 NS



Gelas ukur/ gelas beaker



Blender



Corong bucher



Kaca pesegi



Wadah kaca



Erlenmenyer 1000 ml



Batang pengaduk



Pompa vakum



Pinset



Gunting

B. Alat dalam preparasi sampel



Gurinda



Mistar

C. Alat dalam preparasi medium dengan inhibitor



Erlenmenyer 100 ml



Erlenmenyer 125 ml



Labu ukur 250 ml



Gelas Ukur 250 ml

D. Alat pengujian



pHmeter digital



Termometer digital



Neraca analitik



Jangka sorong digital

2. Bahan

A. Bahan dalam preparasi ekstrak



Ekstrak daun waru
(*Hibiscus tiliaceus*)



Kertas saring



Aluminium foil



Larutan etanol 96%

B. Bahan dalam preparasi sampel



Besi U-24 polos



Aquades



Larutan aseton



Aluminium foil



Amplas 100



Amplas 150



Amplas 280



Amplas 2000

C. Bahan dalam preparasi medium dengan inhibitor



Air Sumur



Larutan etanol 96%



Aluminium Foil



Labu semprot



LAMPIRAN 2


PROSEDUR PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PROSEDUR PENELITIAN

1. Preparasi ekstrak daun waru (*hibiscus tiliaceus*)









2. Preparasi sampel besi U-24






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

3. Preparasi medium inhibitor







4. Pengujian pH dan temperatur



M A K A S S A R


5. Pengujian *weight loss*

- Sebelum perendaman



- Setelah perendaman





LAMPIRAN 3

DATA HASIL

PENGAMATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

DATA HASIL PENGAMATAN

1. Pengukuran pH dan temperatur

pH medium tanpa inhibitor dan sampel : 7,63

Temperatur : 29,9 °C

Kamis, 26 April 2018

Nama spesimen	pH	T (°C)
A1	7	30,2
A2	7	30,1
A3	7	30,5
	7	30,26667
B1	7	29,9
B2	7	29,9
B3	7	29,9
	7	29,9
C1	7	29,9
C2	7	29,7
C3	7	29,8
	7	29,8
D1	7	29,5
D2	7	29,6
D3	7	29,7
	7	29,6
E1	7	29,4
E2	7	29,4
E3	7	29,6
	7	29,46667

Rabu, 2 Mei 2018

Nama spesimen	pH	T (°C)
A1	7,54	30,1
A2	7,45	30,3
A3	7,52	30,1
	7,503333	30,16667
B1	7,42	30,3
B2	7,3	30,1
B3	7,4	30
	7,373333	30,13333
C1	7,32	30,2
C2	7,32	30
C3	7,33	30,1
	7,323333	30,1
D1	7,33	30,4
D2	7,31	29,6
D3	7,35	29,7
	7,33	29,9
E1	7,36	29,8
E2	7,32	29,8
E3	7,37	29,9
	7,35	29,83333

Selasa, 8 Mei 2018

Nama spesimen	pH	T(°C)
A1	7,2	30,2
A2	7,47	30,1
A3	6,92	30,5
	7,196667	30,266667
B1	7,15	29,9
B2	7,21	29,9
B3	7,13	29,9
	7,163333	29,9
C1	7,12	30,3
C2	7,15	30,2

C3	7,18	30,2
	7,15	30,23333
D1	7,01	30,2
D2	7,05	30,1
D3	7,02	30,1
	7,026667	30,13333
E1	7,21	30,4
E2	7,5	30,5
E3	7,1	29
	7,27	29,96667

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Senin, 14 mei 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	8,3	25,5
A2	8,4	25,5
A3	8,5	25,3
	8,4	25,43333
B1	8,1	26,7
B2	8,3	26,9
B3	8,4	26,8
	8,266667	26,8
C1	8	26,3
C2	8,2	26,2
C3	8,2	26,3
	8,133333	26,26667
D1	7,9	26
D2	8	26,2
D3	8,1	25,9
	8	26,03333
E1	7,5	24,6
E2	7,5	24,7
E3	7,4	24,5
	7,466667	24,6

Minggu, 20 Mei 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	8	29
A2	8,33	29
A3	8,35	28,9
	8,226667	28,96667
B1	8	28,9
B2	8,01	28,8
B3	7,9	28,9
	7,97	28,86667
C1	8,2	28,8
C2	8,25	28,8
C3	8,24	28,7
	8,23	28,76667
D1	7,9	28,6
D2	7,94	28,6
D3	7,87	28,4
	7,903333	28,53333
E1	7,5	28,2
E2	7,45	28,4
E3	7,5	28,3
	7,483333	28,3

Sabtu, 26 Mei 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	8,3	28,7
A2	8,34	28,7
A3	8,4	28,6
	8,346667	28,66667
B1	8,07	28,5
B2	8	28,4
B3	8,02	28,4
	8,03	28,43333
C1	8,4	28,3
C2	8,36	28,4

C3	8,35	28,2
	8,37	28,3
D1	8	28,4
D2	8,04	28,3
D3	8,03	28,3
	8,023333	28,33333
E1	7,6	28,2
E2	7,63	28,2
E3	7,63	28,3
	7,62	28,23333

Jum;at, 1 Juni 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	7,99	27,9
A2	7,96	27,8
A3	8	27,8
	7,983333	27,83333
B1	7,88	27,7
B2	7,87	27,8
B3	7,8	27,7
	7,85	27,73333
C1	8,48	27,8
C2	8,4	27,8
C3	8,53	27,8
	8,47	27,8
D1	8,2	27,9
D2	8	27,8
D3	8,16	27,7
	8,12	27,8
E1	7,8	28
E2	7,7	28
E3	7,79	28
	7,763333	28

Kamis, 7 Juni 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	8,14	28,1
A2	8	28,1
A3	8,15	28,1
	8,096667	28,1
B1	7,83	28,3
B2	7,85	28,2
B3	7,8	28,2
	7,826667	28,23333
C1	8,6	28,2
C2	8,66	28,2
C3	8,65	28,3
	8,636667	28,23333
D1	8,25	28
D2	8,25	28,1
D3	8,26	28
	8,253333	28,03333
E1	7,87	28,4
E2	7,88	28,3
E3	7,8	28,3
	7,85	28,33333

Rabu,
13 Juni 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	7,6	27,5
A2	7,7	27,4
A3	7,86	27,5
	7,72	27,46667
B1	7,8	27,5
B2	7,71	27,5
B3	7,73	27,5
	7,746667	27,5
C1	8	27,4

C2	8,1	27,4
C3	8,21	27,5
	8,103333	27,43333
D1	8,15	27,3
D2	8,14	27,3
D3	7,8	27,4
	8,03	27,33333
E1	7,84	27,4
E2	7,85	27,4
E3	7,8	27,4
	7,83	27,4

Selasa, 19 Juni 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	7,8	26,7
A2	7,9	26,7
A3	8,12	26,7
	7,94	26,7
B1	7,76	26,8
B2	7,77	26,8
B3	7,4	26,9
	7,643333	26,83333
C1	8,52	26,8
C2	8,53	26,8
C3	8	26,8
	8,35	26,8
D1	8,13	27
D2	8,12	27
D3	7,7	27
	7,983333	27
E1	7,88	27
E2	7,85	27
E3	7,6	27,3
	7,776667	27,1

Senin, 25 Juni 2018

Nama spesimen	pH	T
A1	7,4	26,6
A2	7	26,2
A3	7,2	26,2
	7,2	26,33333
B1	7,4	26,5
B2	7,5	26,2
B3	7,69	26,7
	7,53	26,46667
C1	7,3	26,7
C2	7,3	26,6
C3	7,3	26,1
	7,3	26,46667
D1	7,2	26,5
D2	7,3	26,5
D3	7,3	26,4
	7,266667	26,46667
E1	7,1	26,6
E2	7,2	26,3
E3	7,1	26,3
	7,133333	26,4

Keterangan : A = 0 ppm, B = 1.000 ppm, C = 2.000 ppm, D = 4.000 ppm, E = 6.000 ppm

Sehingga pengukuran pH rata-rata dan temperatur rata-rata setiap enam hari sekali adalah seperti pada tabel berikut.

No	Hari/Tanggal	Konsentrasi (ppm)	pH	Temperatur (°C)
1	Kamis, 26 April 2018	0	7	30,27
		1.000	7	29,9
		2.000	7	29,8
		4.000	7	29,6
		6.000	7	29,47
2	Rabu, 2 Mei 2018	0	7,50	30,17
		1.000	7,37	30,13
		2.000	7,32	30,10
		4.000	7,33	29,90
		6.000	7,35	29,83
3	Selasa, 8 Mei 2018	0	7,19	30,27
		1.000	7,16	29,90
		2.000	7,15	30,23
		4.000	7,02	30,13

		6.000	7,27	29,97
4	Senin, 14 mei 2018	0	8,40	25,40
		1.000	8,27	26,80
		2.000	8,13	26,27
		4.000	8,00	26,03
		6.000	7,47	24,60
5	Minggu, 20 Mei 2018	0	8,22	28,97
		1.000	7,97	28,87
		2.000	8,23	28,77
		4.000	7,90	28,53
		6.000	7,48	28,30
6	Sabtu, 26 Mei 2018	0	8,34	28,67
		1.000	8,03	28,43
		2.000	8,37	28,30
		4.000	8,02	28,33
		6.000	7,62	28,23
7	jumat, 1 Juni 2018	0	7,98	27,83
		1.000	7,85	27,73
		2.000	7,47	27,80
		4.000	8,12	27,80
		6.000	7,76	28,00
8	Kamis, 7 Juni 2018	0	8,09	28,10
		1.000	7,83	28,23
		2.000	8,64	28,23
		4.000	8,25	28,03
		6.000	7,85	28,33
9	Rabu, 13 Juni 2018	0	7,72	27,47
		1.000	7,72	27,50
		2.000	8,10	27,43
		4.000	8,03	27,33
		6.000	7,83	27,40
10	Selasa, 19 Juni 2018	0	7,94	26,70
		1.000	7,64	26,83
		2.000	8,35	26,80
		4.000	7,98	27,00
		6.000	7,77	27,10
11	Senin, 25 Juni 2018	0	7,20	26,33
		1.000	7,53	26,47
		2.000	7,30	26,47
		4.000	7,26	26,47
		6.000	7,13	26,40


2. Data hasil pengamatan laju korosi

Nama Spesimen	W1 (gr)	W2 (gr)	Wtot (gr)	Diameter (mm)			panjang (mm)	K (mmpy)	A (mm ²)	t (years)	densitas (gr/mm ³)	laju korosi (CR)
				P1	P2	Pt						
A1	12,8596	12,508	0,352	8,260	8,250	8,255	30,000	87.600,000	885,414	0,164	0,008	26.447,703
A2	12,6037	12,311	0,293	8,580	8,070	8,325	29,610	87.600,000	883,633	0,164	0,008	22.613,247
A3	12,8402	12,524	0,316	8,560	8,540	8,550	30,180	87.600,000	925,855	0,164	0,007	24.570,212
B1	12,5717	12,412	0,160	8,590	8,640	8,615	29,330	87.600,000	910,759	0,164	0,007	12.696,852
B2	12,7323	12,612	0,120	8,120	8,340	8,230	29,560	87.600,000	871,028	0,164	0,008	9.093,711
B3	12,4717	12,222	0,250	8,220	8,520	8,370	30,000	87.600,000	899,261	0,164	0,008	19.631,727
C1	12,7601	12,535	0,225	8,220	7,680	7,950	29,120	87.600,000	826,902	0,164	0,009	16.454,662
C2	12,5189	12,508	0,011	8,230	8,160	8,195	30,020	87.600,000	878,721	0,164	0,008	828,754
C3	12,8815	12,620	0,261	8,480	8,070	8,275	29,340	87.600,000	870,654	0,164	0,008	19.591,494
D1	12,554	12,458	0,096	8,170	8,700	8,435	29,340	87.600,000	889,609	0,164	0,008	7.497,642
D2	12,5743	12,421	0,153	8,400	8,090	8,245	29,690	87.600,000	876,178	0,164	0,008	11.774,267
D3	12,4071	12,259	0,148	8,300	8,530	8,415	28,840	87.600,000	874,012	0,164	0,008	11.678,344
E1	12,8002	12,708	0,092	8,590	8,510	8,550	29,320	87.600,000	902,746	0,164	0,008	7.145,165
E2	12,9924	12,841	0,151	8,320	8,680	8,500	29,370	87.600,000	898,134	0,164	0,008	11.520,211

Keterangan : A1,A2,A3 = 0 ppm, B1,B2,B3 = 1000 ppm, C1,C2,C3 = 2000 ppm, D1,D2,D3 = 4000 ppm, E1,E2,3 = 6000 ppm

Data rata-rata dari hasil pengukuran laju korosi

Konsentrasi ekstrak (ppm)	Massa awal (gr)	Massa akhir (gr)	Kehilangan massa (gr)	Luas permukaan (mm ²)	Density (gr/mm ³)	Laju korosi (mmpy)	EI (%)	Umur besi (y)
0	12,768	12,447	0,320	898,301	0,008	24.543,721	-	6,551
1.000	12,592	12,415	0,177	893,683	0,008	13.807,430	43,744	11,662
2.000	12,720	12,554	0,166	858,759	0,008	12.291,637	49,919	12,725
4.000	12,512	12,379	0,132	879,933	0,008	10.316,751	57,966	15,535
6.000	12,814	12,702	0,112	897,367	0,008	8.607,847	64,929	18,822



LAMPIRAN 4

ANALISIS DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ANALISIS DATA

Laju korosi pada medium A (0 ppm)

Berdasarkan persamaan 2.1

$$CR (mpy) = \frac{W \times K}{D A_s t}, \text{ dengan } K (mmpy) = 8,76 \times 10^4$$

Diperoleh massa awal rata-rata (M_{awal}) = 12,768 gr

Massa akhir rata-rata (M_{akhir}) = 12,447 gr

Sehingga $M = M_{awal} - M_{akhir}$

$$= 12,768 \text{ gr} - 12,447 \text{ gr}$$

$$= 0,3216 \text{ gram}$$

Tinggi sampel rata-rata = 29,93 mm

Diameter sampel rata-rata = 8,377 mm

Dengan lama perendaman 60 hari = $\frac{60}{365}$ years

Sehingga luas permukaan sampel (A)

$$A_s = (2\pi r) \times (r + t)$$

$$= \left(2 \times \left(\frac{22}{7} \right) \times \left(\frac{8,377 \text{ mm}}{2} \right) \right) \times \left(\left(\frac{8,377 \text{ mm}}{2} \right) + 29,93 \text{ mm} \right)$$

$$= 898,301 \text{ mm}^2$$

massa jenis rata-rata sampel (D) = $\frac{\text{massa}}{\text{volume}}$

$$= \frac{\text{massa}}{\pi r^2 t}$$

$$= \frac{12,768 \text{ gr}}{\left(\frac{22}{7} \right) \times \left(\left(\frac{8,377 \text{ mm}}{2} \right)^2 \right) \times 29,93 \text{ mm}}$$

$$= 0,008 \text{ gr/mm}^3$$

Sehingga diperoleh nilai laju korosi-

$$\begin{aligned}
 CR \text{ (mpy)} &= \frac{WxK}{DA_s t} \\
 &= \left(\frac{0,320 \text{ gr} \times 8,76 \times 10^4}{0,008 \text{ gr/mm}^3 \times 898,301 \text{ mm}^2 \times \left(\frac{60}{365} \text{ y}\right)} \right) \\
 &= 24.543,721 \text{ mmpy}
 \end{aligned}$$

Untuk pengukuran laju korosi pada data 1.000 ppm, 2.000 ppm, 4.000 ppm, dan 6.000 ppm dilakukan dengan cara yang sama.

Efisiensi inhibisi

Dengan menggunakan persamaan 2.2

$$EI \text{ (\%)} = \frac{CR_o - CR_i}{CR_o} \times 100 \%$$

Dengan $CR_o = 24.543,721 \text{ mmpy}$

Untuk 1.000 ppm

$$CR_i = 13.807,430 \text{ mmpy}$$

$$\text{Sehingga, } EI \text{ (\%)} = \frac{24.543,721 \text{ mmpy}}{13.807,432 \text{ mmpy}} \times 100 \% = 43,744 \%$$

Untuk 2.000 ppm, 4.000 ppm, dan 6.000 ppm dilakukan dengan cara yang sama untuk memperoleh nilai efisiensi inhibisinya.

Mengetahui umur besi beton yang digunakan dalam penelitian terhadap serangan korosi

Untuk 0 ppm

Apabila laju korosi pada konsentrasi 0 ppm konstan yaitu sebesar 24.543,721 mmpy, maka besi akan bertahan selama :

Panjang besi beton rata-rata = 29,930 mm

Diameter rata-rata = 8,377 mm

Massa awal rata-rata (W) = 12,768 gr

Densitas rata-rata (D) = 0,008 gr/mm³

Luas permukaan rata-rata (As) = 898,301 mm²

$CR (m\text{py}) = \frac{W \times K}{DA_s t}$, dengan $K (m\text{mpy}) = 8,76 \times 10^4$

$$t(y) = \frac{W \times K}{DA_s CR}$$

$$= \frac{12,768 \text{ gr} \times 8,76 \times 10^4}{0,008 \text{ gr/mm}^3 \times 898,301 \text{ mm}^2 \times 24.543,721 \text{ mmpy}}$$

$$= 6,551 \text{ y}$$

Jadi besi beton akan bertahan selama 6,551 tahun apabila laju korosi pada besi adalah konstan.

Untuk mengetahui umur besi beton dengan konsentrasi 1.000 ppm, 2.000 ppm, 4.000 ppm dan 6.000 ppm, dilakukan dengan cara yang sama.



LAMPIRAN 5


HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


HASIL PENELITIAN

1. Weight loss

- Sebelum perendaman






- Setelah perendaman




2. SEM – EDX Mapping






Tanpa perlakuan pada perbesaran






Tanpa inhibitor 0 ppm pada perbesaran






LAM NEGERI
DDIN
S S A R

Dengan inhibitor 6000 ppm pada perbesaran





3. SEM

Tanpa perlakuan










Tanpa inhibitor (0 ppm)





Dengan inhibitor (6000 ppm)





ALAUDDIN
MAKASSAR



LAMPIRAN 6

SURAT PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

JURUSAN FISIKA

Kantor: Kampus II Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Gowa

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAHMANIAH, S.Si., M.Si.

NIP : 19800213 200901 2 006

Jabatan Fungsional : Lektor / III d

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Skripsi mahasiswa berikut :

Nama : RISK A OKTAVIANI

NIM : 60400114025

Program Studi : FISIKA

Judul TA : ANALISA PENGARUH PENAMBAHAN INHIBITOR
EKSTRAK DAUN WARU (*Hibiscus tiliaceus*) TERHADAP
LAJU KOROSI BESI BETON

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

No	Hari	Pukul	Tempat
1			
2			
3			

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Samata, 13 November 2017
Calon Dosen Pembimbing 1

ALAUDDIN
MAKASSAR

Rahmaniah
RAHMANIAH, S.Si., M.Si.
NIP. 19800213 200901 2 006

Catatan :

- Surat kesediaan ini digunakan untuk pengusulan SK pembimbing ke Fakultas



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

JURUSAN FISIKA

Kantor: Kampus II Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Gowa

SURAT KESEDIAAN MEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IHSAN, S.Pd, M.Si.
NIP : 19830312 200912 1 008
Jabatan Fungsional :

Dengan ini menyatakan bersedia untuk membimbing Skripsi mahasiswa berikut :

Nama : RISKA OKTAVIANI
NIM : 60400114025
Program Studi : FISIKA
Judul TA : ANALISA PENGARUH PENAMBAHAN INHIBITOR
EKSTRAK DAUN WARU (*Hibiscus Tiliaceus*) TERHADAP
LAJU KOROSI BESI BETON

Kesediaan membimbing tersebut termasuk di dalamnya adalah kesediaan untuk menyediakan waktu minimal dua kali perminggu untuk membimbing, yaitu :

No	Hari	Pukul	Tempat
1	Senin		
2	Selasa		
3	Kamie		

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar maklum.

Samata, 29 November 2017
Calon Dosen Pembimbing II


IHSAN, S.Pd, M.Si.
NIP. 19830312 200912 1 008

Catatan :

- Surat kesediaan ini digunakan untuk pengusulan SK pembimbing ke Fakultas



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2774 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **RISKA OKTAVIANI** NIM : **60400114025** tertanggal **30 November 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : **"Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus Tiliaceus*) Terhadap laju Korosi Besi Beton"**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. Rahmaniah, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing Pertama,
2. Ihsan, S.Pd., M.Si. sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 November 2017



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Riska Oktaviani
NIM : 60400114025
Judul Proposal : Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus tiliaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 13 Desember 2017.

Dosen Pembimbing I



Rahmah, S.Si, M.Si
NIP. 19800213 200901 2 006

Dosen Pembimbing II



Ihsan, S.Pd., M.Si
NIP. 19830312 200912 1 008

M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : ~~4627~~Un.06/FST/PP.00.9/12/2017

Samata Gowa, 19 Desember 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa :

Nama : Riska Oktaviani
NIM : 60400114025
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : "Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (Hibiscus Tiliaceus)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/22 Desember 2017
Waktu : 13.00-14.00 Wita
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2924 TAHUN 2017**

TENTANG

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Riska Oktaviani NIM 60400114025 tertanggal 15 Desember 2017, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D
Sekretaris : Hernawati, S.Pd., M. Pfis.
Anggota Penguji : Rahmaniah, S.Si., M.Si
 : Ihsan, S.Pd., M.Si
 : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Pelaksana : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag
 : Hapsah, S.T.

- Kedua** :
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 15 Desember 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
 NIP. 19691205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
JURUSAN FISIKA

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong-Gowa Telp/Fax (0411) 8221400

Hal : **Permohonan Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Riska Oktaviani
 NIM : 60400114025
 Semester : VIII
 Fakultas : Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
 Jurusan : Fisika
 Pembimbing : 1. Rahmaniah, S.Si., M.Si
 2. Ihsan, S.Pd., M.Si

Bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus tilaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dibuatkan surat izin Penelitian dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk penelitian di **Laboratorium Kimia Organik UNHAS Makassar.**

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Samata, 22 Maret 2017
 Ketua Jurusan Fisika


 Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D
 NIP.19810927 200604 2 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Palong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : /3157Un.6/FST/PP.00.9/01/2018

Makassar, 28 Maret 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Kepala Laboratorium Kimia Organik UNHAS Makassar

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Riska Oktaviani
NIM	: 60400114025
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah, S.Si M.Si. 2. Ihsan, S.Pd, M.Si

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "**Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus tilaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton**".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di "**Laboratorium Kimia Organik UNHAS Makassar**".

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam
Dekan
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 19933 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



LABORATORIUM KIMIA ORGANIK
DEPARTEMEN KIMIA FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jln. Perintis kemerdekaan KM 10 kampus Tamalanrea Makassar 90234 Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN

No. 24/LKO/VII/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kartini, S. P
NIP : 196504211987012001
Jabatan : Pranata Laboratorium Pendidikan Muda

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : Riska Oktaviani
NIM : 60400114025
Jurusan : Fisika UIN

Benar telah melakukan melakukan Penelitian di Laboratorium Kimia Organik Universitas Hasanuddin dengan judul “ Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*Hibiscus Tiliaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 25 Juli 2018
PLP Lab. Kimia Organik,

Kartini, S.P

NIP: 1965042119872001



LIPI

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
 PUSAT PENELITIAN FISIKA
 Gedung 442 Kawasan PUSPIPEK Serpong - Tangerang Selatan
 Telp. 021 - 7560570 - 7560556, Fax. 021 - 7560554

e-mail : kerjasamafisikalipi@gmail.com, <http://www.fisika.lipi.go.id>

KUITANSI

No. Kuitansi : 146/KWT.PNBP.PPF/VII/2018
 Sudah terima dari : NURUL AMALIA
 Terbilang : ## SATU JUTAENAM RATUS RIBU RUPIAH ##
 Untuk Pembayaran : untuk Biaya Pengujian 4 sampel SEM + MAPPING @ Rp. 400.000,-
 dengan Kode Billing No. 820180720571623

Jumlah : Rp. 1.600.000,-

Serpong, 23 Juli 2018
 PUSAT PENELITIAN FISIKA-LIPI
 Bendahara Penerima,



Ruhul Humaedi
 NIP 19791116.200810.1.002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

Kepada

Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikumwr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa hasil skripsi saudara :

Nama : Riska Oktaviani
NIM : 60400114025
Judul Proposal : Analisa Pengaruh penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (*hibiscus tiliaceus*) terhadap laju korosi besi beton.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk di seminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 25 juli 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


RAHMANIAH, S.Si., M.Si
NIP.19800213 200901 2 001


IHSAN, S.Pd., M.Si
NIP. 19830312 200912 1 008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
 Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
 Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
 (0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~3095~~ /Un.6/FST/PP.00.9/07/2018 Samata Gowa, 3/ Juli 2018

Sifat : Penting

Lamp :-

Hal : **Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian
 dalam Penyelesaian skripsi**

Kepada Yth
 Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
 Di-
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri
 Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : RISKA OKTAVIANI
 NIM : 60400114025
 Jurusan : Fisika
 Judul Skripsi : Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru
 (Hibiscus Tiliaceous) Terhadap Laju Korosi Besi Beton

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/02 Agustus 2018
 Waktu : 10.00-11.00 Wita
 Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan
 Kuasa Nomor : B.3017 /Un.06/FST/Kp.07.6/07/2018
 Tanggal 30 Juli 2018



Dr. Andi Suarda, M.Si.
 NIP. 19630324 199403 1 001

Tembusan
 Mahasiswa ybs

ALAUDDIN
 MAKASSAR



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1565 TAHUN 2018**

TENTANG

**PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **RISKA OKTAVIANI, NIM 60400114025, tertanggal 27 Juli 2018**, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Hernawati, S.Pd., M.PfIs
Sekretaris : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.
Pembimbing 1 : Rahmaniah, S.Si., M.Si
Pembimbing 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji 1 : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji 2 : Dr.Hasyim Haddade, M.Ag.
Pelaksana : Nurman Najib, S.Ag., M.M.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 27 Juli 2018

Dekan
Kulasa Nomor : B.3017 /Un.06/FST/Kp.07.6/07/2018
Tanggal 30 Juli 2018



Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si.
NIP. 19630324 199403 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1687 TAHUN 2018
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **RISKA OKTAVIANI, NIM: 60400114025**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
 - Ketua** : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
 - Sekretaris** : Nurman Najib,S.Ag., M.M.
 - Penguji 1** : Dr.Hasyim Haddade, M.Ag.
 - Penguji 2** : Rahmaniah,S.Si., M.Si.
 - Penguji 3** : Ihsan, S.Pd., M.Si.
 - Pelaksana** : Hapsah,S.T.
 2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
 4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 02 Agustus 2018

Dekan

Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIP

HARI/TGL UJIAN : Senin, 6 Agustus 2018
MATA KULIAH : Ajda Islam

NO	NAMA/NIM	JURUSAN	NILAI		KET
			HURUF	ANGKA	
	Riska Oktaviani	Fisika Sains	A	(87)	l

Makassar, 6-8-2018

PENGUJI

Hasyim Haddad

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR


DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIP

HARI/TGL UJIAN : Kamis / 26 Juli 2018
MATA KULIAH :

NO	NAMA/NIM	JURUSAN	NILAI		KET
			HURUF	ANGKA	
	Riska Oktaviani / 60400114025	Fisika		B	C

Makassar, 26 Juli 2018

PENGUJI


(Rahmanidh, S.Si., M.Si.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIP

HARI/TGL UJIAN : RABU / 8 AGUSTUS 2018
MATA KULIAH : FISIKA MATERIAL

NO	NAMA/NIM	JURUSAN	NILAI		KET
			HURUF	ANGKA	
	RISKA OKTAVIANI	FISIKA SAINS DAN TEKNOLOGI		75	Lulus

Makassar, 8 Agustus 2018

PENGUJI

(Ihsan, S.Pd., M.Si)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR MUNAQASYAH

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikumwr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :


Nama : Riska Oktaviani
NIM : 60400114025
Judul Proposal : Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru
(*Hibiscus Tiliaceus*) Terhadap Laju Korosi Besi Beton


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 08 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Rahmaniah, S.Si., M.Si.
NIP 19800213 200901 2 006


Ihsan, S.Pd., M.Si.
NIP 19830312 200912 1 008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36. Romang Palong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 3346/Un.6/FST/PP.00.9/08/2018

Samata Gowa, 14 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekertaris
3. Para Penguji
4. Para Pembimbing
5. Pelaksana

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : RISKA OKTAVIANI
Nim : 60400114025
Jurusan : FISIKA
Judul Skripsi : "Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (Hibiscus Tiliaceus) Terhadap Laju Korosi Besi Beton

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/16 Agustus 2018
Waktu : 11.00-12.00 Wita
Tempat : Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H/Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

Kepada :

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan

alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

.....2018
Penguji/ Pembimbing,



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :1900 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **RISKA OKTAVIANI**
NIM : **60400114025**
Tanggal : **10 Agustus 2018**
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Analisa Pengaruh Penambahan Inhibitor Ekstrak Daun Waru (Hibiscus Tiliaceus) Terhadap Laju Korosi Besi Beton**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**
Sekretaris : Hernawati, S.Pd.,M.Pfis.
Pembimbing 1 : Rahmaniah, S. St., M.Si
Pembimbing 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji 1 : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji 2 : Dr.Hasyim Haddade, M.Ag.
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 10 Agustus 2018

Dekan



Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Riska Oktaviani, lahir pada 01 Juli 1997 di Lemo, kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Anak pertama dari empat bersaudara. Nama ibunya adalah Haisyah dan ayahnya bernama Mustang. Alamat lengkapnya di desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penulis pernah sekolah di SDN 112 Lemo pada tahun 2003 sampai 2008, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 3 Burau pada tahun 2008 sampai 2011. Dan SMAN 1 Burau (SMAN 7 Luwu Timur) pada tahun 2011 sampai tahun 2014. Saat sekolah di SMAN 1 Burau, dia pernah menjadi anggota PMR SMAN 1 Burau periode 2011-2013.

Setelah itu dia melanjutkan perkuliahannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, jurusan Fisika, fakultas Sains dan Teknologi. aktif di Lembaga Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika sebagai anggota keislaman (2015-2016) dan anggota keilmuan (2016-2017) serta seringkali menjadi panitia dalam kegiatan. Penulis aktif di kegiatan relawan Komunitas Sikola Cendekia Pesisir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R