

**KAJIAN KARAKTERISASI GELATIN DARI TULANG KAKI
AYAM DAN KULIT BABI DENGAN MENGGUNAKAN
FTIR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Kimia
Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MARWAH
NIM: 60500114038

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang betanda tangan di bawah ini:

Nama : Marwah
NIM : 60500114038
Tempat/Tgl. Lahir : Gowa/ 10 Oktober 1995
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Kampung Beru Desa Mangempang Kec. Bungaya Kab. Gowa
Judul : Kajian Karakterisasi Gelatin dari Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi dengan Menggunakan FTIR

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Marwah
NIM: 60500114038

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Kajian Karakterisasi Gelatin Dari Tulang Kaki Ayam Dan Kulit Babi Dengan Menggunakan FTIR**” yang disusun oleh **MARWAH, NIM: 60500114038**, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 30 Agustus 2018 M bertepatan pada 18 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia.

Gowa, 30 Agustus 2018 M
18 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Sekretaris	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisyi I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisyi II	: Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Firnanelty, S.Si., M.Si.	(.....)



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969/205199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan pertolongan Allah sehingga skripsi dengan judul “**Kajian Karakterisasi Gelatin Dari Tulang Kaki Ayam Dan Kulit Babi Dengan Menggunakan FTIR**” dapat diselesaikan. Salam serta shalawat kepada nabi besar Muhammad SAW suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya bapak Junubi dan ibu Kamisa yang telah membesarkan saya, mendidik dan tak pernah berhenti untuk mendoakan saya serta memberikan motivasi kepada saya. Ucapan terimakasih juga kepada rekan penelitian dan teman-teman serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. Lomba Sultan, M.A. selaku Wakil Rektor II, Prof. Sitti Aisyah, M.A. Ph. D. selaku Wakil Rektor III dan Prof. Hamdan Juhanis selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan, Ibu Dr. Wasilah, ST., MT, selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi dan Bapak Dr. A.M. Suarda, S.Pt., M.Si Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar .
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sekaligus sebagai

penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna, S.Si., M.Si, selaku sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Firnanelty, S.Si., M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini mulai dari awal sampai selesai.
6. Bapak Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag dan Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna memperbaiki skripsi ini.
7. Segenap Dosen, Laboran dan staf Jurusan Kimia yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis dan telah membantu dalam menyelesaikan penelitian penulis.
8. Rekan penelitian saya, Suci Ramadhani dan teman - teman Kimia angkatan 2014 serta kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, semoga bantuan dan dukungannya mendapat balasan dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran maupun kritik yang membangun dari semua pihak guna memperbaiki skripsi ini.

Samata-Gowa, 30 Agustus 2018

Penulis,

Marwah

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1-4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Gelatin	6-10
B. Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi	10-12
C. Kolagen	12-14
D. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i>	14-16
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	17

B. Alat dan Bahan	17
C. Prosedur Kerja.....	18-20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	21-23
B. Pembahasan.....	23-34
BAB V PENUTUP	
C. Kesimpulan	35
D. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36-38
LAMPIRAN	39-44
BIOGRAFI PENULIS	45



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Standar Mutu Gelatin Menurut SII	7
Tabel 2.2 Komposisi Tulang Ayam	12
Tabel 2.3 Spektrum FTIR Gelatin.....	16
Tabel 4.1 Rendemen Gelatin Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi	21
Tabel 4.2 Kadar Air Gelatin Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi	21
Tabel 4.3 Kadar Abu Gelatin Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi.....	21
Tabel 4.4 pH Gelatin Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi.....	22
Tabel 4.5 Spektrum FTIR Gelatin Komersial dan Tulang Kaki Ayam	22
Tabel 4.6 Spektrum FTIR Gelatin Komersial dan Kulit Babi	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Gelatin	6
Gambar 2.2 Ayam Ras	11
Gambar 2.2 <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR)	15
Gambar 4.1 Proses Perendaman dengan Asam Klorida (HCl)	24
Gambar 4.2 Reaksi Hidrolisis Kolagen.....	24
Gambar 4.3 Rendemen Gelatin Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi.....	25
Gambar 4.4 Kadar Air Gelatin.....	27
Gambar 4.5 Kadar Abu Gelatin	29
Gambar 4.6 Derajat Keasaman Gelatin (pH)	29
Gambar 4.7 Spektrum FTIR Gelatin Komersial dan Tulang Kaki Ayam.....	30
Gambar 4.8 Spektrum FTIR Gelatin Komersial dan Kulit Babi.....	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Skema Penelitian	39
Lampiran 2 Pengenceran Larutan HCl.....	40
Lampiran 3 Analisis Data.....	41-43
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian.....	44



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Marwah

NIM : 60500114038

**Judul : KAJIAN KARAKTERISASI GELATIN DARI TULANG KAKI
AYAM DAN KULIT BABI DENGAN MENGGUNAKAN FTIR**

Gelatin merupakan salah satu sumber protein yang dapat diperoleh dari proses hidrolisis kolagen yang berasal dari tulang, kulit dan jaringan ikat hewan. Salah satu sumber kolagen yang dapat digunakan untuk membuat gelatin yaitu tulang kaki ayam dan kulit babi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menentukan karakteristik gelatin dari tulang kaki ayam dan kulit babi dengan menggunakan FTIR dan untuk menentukan suhu optimum pengekstrakan sampel untuk memperoleh gelatin. Proses ekstraksi dilakukan dengan variasi suhu 70°C, 75°C dan 80°C dengan waktu ekstraksi masing-masing 3 jam. Hasil analisis FTIR dari gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi menunjukkan adanya serapan gugus N-H dan O-H ($3433,79\text{ cm}^{-1}$), C-H dan CH₂ ($2957,84$ dan $2931,01\text{ cm}^{-1}$), C=O dan O-H ($1655,21\text{ cm}^{-1}$), N-H dan C-N ($1544,20\text{ cm}^{-1}$), N-H ($1237,86\text{ cm}^{-1}$) dan gugus C-O ($1080,65\text{ cm}^{-1}$) yang menunjukkan gugus khas gelatin dan hampir sama dengan gelatin komersial. Suhu optimum dalam mengekstrak gelatin dari tulang kaki ayam dan kulit babi adalah suhu 80 °C dengan nilai rendamen gelatin tulang kaki ayam sebesar 2,02 % dan gelatin kulit babi 9,33 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik gelatin sesuai dengan standar (SNI, 1995).

Kata Kunci: Gelatin, Tulang kaki ayam, kulit babi, FTIR

ABSTRACT

Name : Marwah

NIM : 60500114038

**Title : STUDY OF THE CHARACTERIZATION GELATIN OF CHICKEN
LEG BONES AND PIG SKIN USING FTIR**

Gelatin is one of the sources of protein that can be obtained from the process of hydrolysis collagen derived from bones, skin and connective tissue of animals. One source of collagen that can be used to make gelatin is chicken leg bones and pig skin. The purpose of this study was to determine characteristics of gelatin from the bones of chicken leg bones and pig skin by using FTIR and to determine the optimum temperature of sample extraction to obtain gelatin. The extraction process was carried out with variations in temperature of 70 °C, 75 °C and 80 °C with an extraction time of 3 hours each. The results of FTIR analysis of chicken leg bones and pig skin gelatin showed that there were absorption of N-H and O-H ($3433,79\text{ cm}^{-1}$), C-H and CH₂ ($2957,84$ and $2931,01\text{ cm}^{-1}$), C=O and O-H ($1655,21\text{ cm}^{-1}$), N-H and C-N ($1544,20\text{ cm}^{-1}$), N-H ($1237,86\text{ cm}^{-1}$) and C-O ($1080,65\text{ cm}^{-1}$) which shows typical groups of gelatin and almost the same as commercial gelatin. The optimum temperature in extracting gelatin from the bones of chicken leg bones and pig skin is a temperature of 80 °C with a yield value of chicken leg bones gelatin of 2,02% and pig skin gelatin 9,33%. The results showed that the characteristics of gelatin were in accordance with the standards (SNI, 1995).

Keywords: gelatin, chicken leg bones, pig skin, FTIR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelatin adalah salah satu sumber protein tinggi yang dapat diperoleh dari proses hidrolisis kolagen. Kolagen dapat diperoleh dengan cara mengekstrak kulit, daging dan tulang dari hewan (Suryati, dkk., 2015: 67). Gelatin banyak digunakan dalam produk industri pangan maupun non pangan. Pemanfaatan gelatin dalam industri pangan seperti produk permen dan coklat, sedangkan pada industri non pangan seperti pembuatan cangkang kapsul dan industri fotografi. Selain itu, gelatin juga dapat digunakan sebagai bahan pelapis (*coating*) untuk mengawetkan bahan pangan (Juliasti, dkk., 2014: 32).

Pemanfaatan gelatin dalam industri pangan dan non pangan yang semakin luas mengakibatkan terjadinya peningkatan penggunaan gelatin sehingga untuk memenuhi ketersediaan gelatin, Indonesia mengimpor gelatin dari negara-negara lain seperti Jepang, India, Brazil, Jerman dan Cina yang belum terjamin kehalalannya (Siregar, dkk., 2015: 171). Hal ini menjadi masalah untuk umat muslim karena banyak gelatin yang beredar di masyarakat berasal dari kulit atau tulang babi yaitu sekitar 46 %, tulang sapi 24 %, kulit sapi 28 % dan bahan lainnya yaitu 2 % (Jannah, dkk., 2013: 184). Penggunaan bahan baku yang berasal dari babi dilarang bagi umat muslim sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.

Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Kementrian Agama RI, 2016).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt mengharamkan atas kamu bangkai yaitu binatang yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas dan tidak sempat disembelih (sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah/5: 3). Darah juga diharamkan atas kamu yakni darah yang mengalir bukan yang substansi asalnya membeku seperti limpa dan hati. Selain itu, daging babi dan seluruh tubuh babi termasuk tulang, lemak dan kulitnya juga diharamkan (Shihab, 2002: 462). Semua bagian dari tubuh babi diharamkan oleh Allah swt karena daging babi tidak baik bagi kesehatan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nahl/16: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِعَيْاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

Terjemahnya:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (Kementrian Agama RI, 2016).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyeru hamba-Nya untuk memakan makanan yang halal lagi baik, lezat dan bergizi serta berdampak positif bagi kesehatan. Makan dalam artian ayat ini yaitu segala aktivitas manusia karena yang mendukung aktivitas manusia yaitu makanan agar manusia tidak lemah dan dapat melakukan kegiatan. Tidak semua aktivitas maupun makanan sesuai dengan kondisi masing-masing tubuh manusia. Ada halal dan baik bagi seseorang karena kondisi tertentu dan ada juga yang kurang baik, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi dan ketika itu makanan tersebut menjadi kurang baik (Shihab, 2002: 757-758).

Tingginya kebutuhan gelatin di Indonesia yang halal dapat dipenuhi dengan memanfaatkan tulang kaki ayam sebagai bahan baku pembuatan gelatin. Produksi daging ayam pada tahun 1999 yaitu 682.000 ton, daging sapi 354.000 ton, daging domba 37.000 ton, daging kambing 47.000 ton dan daging babi 138.000 ton (Susilo, 2007: 42). Tingginya konsumsi daging ayam akan menghasilkan kaki ayam yang tinggi juga. Kaki ayam merupakan salah satu bagian dari ayam yang pemanfaatannya terbatas karena kandungan dagingnya sedikit. Kaki ayam memiliki kandungan kimia seperti kolagen yang terdapat pada kulit dan tulang. Tulang ayam memiliki kandungan utama kalsium fosfat 57,35 %, kolagen 33,3 % dan kalsium karbonat 3,85 % (Jannah, dkk., 2013: 184-185). Adanya kandungan kolagen pada tulang ayam sehingga tulang kaki ayam berpotensi sebagai alternatif dalam pembuatan gelatin (Hasdar, dkk., 2011: 189).

Proses hidrolisis gelatin dapat diperoleh melalui aktivitas asam, basa atau enzimatis dari kolagen (Hidayat, dkk., 2016: 70). Penggunaan asam dalam produksi gelatin lebih menguntungkan dibandingkan dengan penggunaan basa jika dilihat dari segi waktu perendaman yang lebih singkat dan biayanya lebih murah (Yuliani dan Marwati, 2015: 2). Dalam proses produksinya, gelatin diproduksi melalui serangkaian fase yang dimulai dengan pencucian, *curing* (perendaman dengan menggunakan asam atau basa), ekstraksi, penyaringan (*filtrasi*), pengentalan dan pengeringan (Abustam, dkk., 2008: 724-725). Hasil penelitian Yuliani dan Marwati (2015: 2) menunjukkan bahwa larutan perendam yang paling baik untuk produksi gelatin dari tulang dan kulit kaki ayam adalah larutan HCl 4% dengan waktu perendaman 24 jam. Asam klorida berfungsi untuk menghidrolisis kolagen dengan cara memecah ikatan intramolekular dalam molekul tripelhelix kolagen sehingga akan menghasilkan gelatin (Yuliani dan Marwati, 2015: 2).

Gelatin diisolasi dengan menggunakan variasi suhu ekstraksi yaitu 70 °C, 75 °C dan 80 °C. untuk mengetahui pengaruh suhu ekstraksi terhadap karakteristik gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi, maka dilakukan analisis yang meliputi analisis kadar air, kadar abu, derajat keasaman (pH) dan analisis gugus fungsi dengan menggunakan *Fourier Transform Infra Red* (FTIR).

Data tentang karakteristik fisik dan kimia gelatin dari kulit babi dan tulang kaki ayam masih sangat kurang sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai ekstraksi dan karakterisasi gelatin dari tulang kaki ayam dan kulit babi untuk menentukan karakteristik gelatin yang diperoleh dari kulit babi dan tulang kaki ayam.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana karakteristik gelatin dari tulang kaki ayam dan kulit babi dengan menggunakan FTIR?
2. Berapa suhu optimum pengekstrakan sampel untuk memperoleh gelatin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk membandingkan karakteristik gelatin dari tulang kaki ayam dan kulit babi dengan menggunakan FTIR.
3. Untuk menentukan suhu optimum pengekstrakan sampel dalam memperoleh gelatin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan tulang kaki ayam sebagai sumber gelatin yang halal untuk muslim.
2. Manfaat untuk mahasiswa yaitu dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan ilmu kimia dan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian mengenai gelatin berbahan dasar halal atau haram.
3. Sebagai data dasar dalam membandingkan karakteristik gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi.




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gelatin

Gelatin (Gambar 2.1) dalam bahasa latin disebut sebagai *gelatos* yang berarti pembekuan. Gelatin dapat larut dalam air panas dan jika didinginkan akan membentuk gel (Gela, 2016: 24). Gelatin merupakan polipeptida larut yang berasal dari kolagen, yaitu bagian utama dari kulit, tulang, dan ligamen hewan, terutama sapi dan babi. Gelatin adalah derivat protein dari serat kolagen yang ada pada kulit, tulang, dan jaringan ikat (Miskah, dkk., 2010: 2). Secara fisik, gelatin berwujud padat (baik itu berbentuk butiran, serbuk, maupun lembaran), tembus cahaya, tidak berwarna dan tidak berasa (Nugroh dan Kurniawan, 2015: 32). Gelatin mudah larut pada suhu 71,1 °C dan cenderung membentuk gel ada suhu 48,9 °C. Pemanasan yang dilakukan untuk melarutkan gelatin sekurang-kurangnya 49 °C atau biasanya pada suhu 60–70 °C (Miskah, dkk., 2010: 2). Sifat fisik dan kimia gelatin sangat dipengaruhi oleh jenis hewan, umur hewan, tipe kolagen, metode pembuatan, karakteristik kolagen dan proses perlakuan (temperatur, waktu dan pH) (Juliasti, dkk., 2015: 5).



Gambar 2.1. Gelatin

Gelatin memiliki nilai gizi yang tinggi terutama kadar protein. Gelatin kering mengandung 84–86 % protein, 8–12 % air dan 2–4 % mineral. Selain itu, gelatin

mengandung sembilan dari sepuluh asam amino essensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan satu asam amino essensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu triptofan (Hastuti, dkk., 2007: 41). Sembilan asam amino essensial yang terkandung yaitu leusin, sistein, methionin, phenilalanin, serin, valin, theorin, isoleusin dan tirosin (Gela, 2016: 23).

Prinsip dasar pembuatan gelatin terbagi menjadi 3 yaitu perlakuan awal bahan baku, ekstraksi untuk mengonversi kolagen menjadi gelatin dan pemurnian gelatin. Perlakuan awal bahan baku dapat menggunakan larutan asam, basa, ataupun enzim proteolitik. Larutan asam banyak digunakan untuk menghidrolisis kolagen yang terdapat pada tulang hewan, sedangkan larutan basa banyak digunakan untuk menghidrolisis kolagen pada kulit hewan (Hidayat, dkk., 2016: 70).


Menurut Hastuti dan Sumpe (2007: 44), Gelatin yang baik harus memenuhi standar mutu yang diberikan oleh Standar Industri Indonesia (SII) yaitu:

Tabel 2.1. Standar mutu gelatin menurut SII

Karakteristik	Syarat
Warna	Tidak berwarna, kadang-kadang kuning pucat
Bau dan Rasa Larutan	Normal (dapat diterima konsumen)
Kadar air	Maksimum 16%
Kadar abu	Maksimum 3,25%
Logam berat	Maksimum 50 mg/kg.gel
Arsen	Maksimum 2 mg/kg.gel
Tembaga	Maksimum 30 mg/kg.gel
Seng (Zn)	Maksimum 100 mg/kg bahan
sulfit	Maksimum 1000 mg/kg bahan

Gelatin dalam proses hidrolisis terbagi menjadi dua tipe yaitu tipe A dan tipe B. Bahan baku dari gelatin tipe A diberi perendaman asam, sedangkan tipe B dengan

perlakuan basa (proses alkali) (Gela, 2016: 24). Bahan baku yang biasanya digunakan pada proses asam adalah tulang dan kulit babi, sedangkan bahan baku yang biasa digunakan pada proses basa adalah tulang dan kulit jangat sapi. Secara ekonomis, proses asam lebih disukai dibandingkan proses basa. Hal ini karena perendaman yang dilakukan dalam proses asam relatif lebih singkat daripada proses basa (Miskah, dkk., 2010: 2).



Ada beberapa hal yang memengaruhi kualitas gelatin seperti larutan untuk proses *curing* (perendaman), suhu, waktu, pengadukan dan viskositas. *Curing* dapat dilakukan dengan menggunakan larutan asam atau larutan basa. Proses *curing* dengan larutan asam membutuhkan waktu yang singkat dan rendemen yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan larutan basa. Jenis larutan asam yang digunakan bervariasi, baik larutan asam organik maupun anorganik. Penggunaan suhu ekstraksi juga merupakan hal yang mempengaruhi gelatin yang dihasilkan. Ekstraksi dapat dilakukan pada suhu 50-100 °C (Siregar, dkk., 2015: 172). Penggunaan suhu yang lebih dari 95 °C dapat menurunkan sifat-sifat gelatin (Retno, 2012: 253).

Menurut Retno (2012: 252-253), faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan gelatin antara lain :

1. Kandungan Kolagen

Komponen utama pembentuk gelatin adalah kolagen yang diambil dari tulang atau kulit binatang. Sehingga semakin banyak kandungan kolagen yang terdapat pada suatu bahan maka akan semakin banyak pula gelatin yang dapat dihasilkan.

2. Perbandingan jumlah ossein dan pelarut dengan adanya pengadukan

Pada proses hidrolisa, semakin encer suatu larutan maka kontak antara solven dengan pelarutnya akan semakin baik, sehingga konversi kolagen menjadi gelatin semakin besar.

3. Pengadukan

Adanya pengadukan sangat mempengaruhi proses hidrolisa kolagen, karena hal ini akan menyebabkan luas kontak antara ossein dan pelarut akan semakin besar serta mencegah terjadinya penggumpalan selama proses berlangsung. Kecepatan pengadukan yang biasa dilakukan adalah 120 rpm dengan suhu 70°C.

4. Suhu hidrolisa

Hidrolisa kolagen menjadi gelatin dilakukan dalam kisaran suhu antara 60- 90°C. Semakin tinggi suhu, maka reaksi akan semakin cepat, tetapi warna gelatin yang dihasilkan menjadi gelap karena protein dalam kolagen rusak. Apabila reaksi dijalankan pada suhu lebih dari 95°C, maka akan terjadi pemecahan gelatin.

5. Waktu hidrolisa

Semakin lama waktu hidrolisa maka gelatin yang dihasilkan akan semakin banyak. Tetapi apabila waktunya terlalu lama, maka gelatin yang dihasilkan akan semakin sedikit karena semakin lama kandungan kolagen di dalam tulang juga akan berkurang dan habis. Proses hidrolisa dijalankan dalam waktu 3 - 6 jam.

6. pH

Proses pembuatan gelatin tipe A berjalan pada kisaran pH antara 4,8 – 5. Sedangkan kisaran pH pada gelatin tipe B antara 7- 9.

7. Konsentrasi HCl

Reaksi hidrolisa kalogen berjalan lambat, oleh karena itu dibutuhkan katalisator dalam proses untuk menambah keaktifan air sehingga mempercepat

jalannya reaksi dan hasilnya akan bertambah banyak pula. Katalisator yang digunakan adalah asam klorida dengan konsentrasi 0,1 – 1 N. Semakin tinggi konsentrasi asam klorida maka akan semakin tinggi pula konversi kolagen ke gelatin sampai batas tertentu. Akan tetapi pada konsentrasi asam klorida yang terlalu tinggi gelatin yang terbentuk akan berkurang karena terjadinya pengarangan.

Penggunaan gelatin sangat luas khususnya dalam bidang industri pangan dan non pangan yang salah satunya digunakan sebagai bahan penstabil, pembentuk gel, pengikat, pengental, pengemulsi, perekat dan pembungkus makanan yang bersifat dapat dimakan seperti permen, es krim, coklat dan yoghurt. Sedangkan gelatin yang masuk kategori non pangan dimanfaatkan dalam industri farmasi, gelatin banyak digunakan sebagai cangkang kapsul dan produk farmasi lainnya (Nugroho dan Kurniawan, 2015: 32). Dibiidang kedokteran sebagai penutup luka, industri kosmetik dan industri fotografi (Juliasti, dkk., 2015: 5). Tingginya penggunaan gelatin dalam industri pangan dan non pangan sehingga dibutuhkan bahan dasar pembuatan gelatin seperti kulit sapi, tulang sapi, kulit ikan, tulang ikan dan tulang kaki ayam.

B. Tulang Kaki Ayam dan Kulit Babi

Ayam ras merupakan salah satu ternak unggas yang cukup potensial di Indonesia. Ayam ras dibudidayakan khusus untuk menghasilkan telur. Ayam ras terdiri dari 2 kelompok ayam ras yaitu tipe ayam medium dan tipe ringan. Tipe medium umumnya bertelur dengan kerabang coklat sedangkan tipe ringan bertelur dengan kerabang putih. Populasi ayam ras petelur semakin meningkat dari tahun ke tahun dikarenakan semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan telur yang akan dikonsumsi. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan, dalam kurun waktu 2000-

1012 populasi ayam ras di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 0,61% (Setiawati, dkk., 2016: 197).



Gambar 2.2. Ayam Ras

Ayam ras (Gambar 2.2) yang tidak produktif lagi bertelur maka akan dijual. Namun, terdapat bagian dari ayam yang kurang diminati oleh konsumen yaitu bagian kaki karena kandungan dagingnya yang sedikit dan tingginya kandungan kulit dan tulang. Tulang kaki ayam adalah sisa hasil pemotongan ayam yang dapat dimanfaatkan dan diproses menjadi produk-produk yang dapat menghasilkan nilai tambah. Ditinjau dari komposisi kimianya, kulit kaki ayam mengandung sekitar 22% protein kasar, 5,50% lemak, 3,5% abu, 64% air, dan 3% substansi lain (Sompie, dkk., 2015: 793).

Tulang merupakan suatu jaringan penghubung atau jaringan ikat yang spesial. Pada tulang, tiap sel tersimpan pada tiap lacuna (jadi hanya ada satu sel didalam lacuna) dan satu lacuna dihubungkan dengan lacuna yang lain melalui sejumlah canaliculi kecil menyerupai serabut, yang mempunyai tugas mentransfer sinyal. Serabut-serabut itulah yang dinamakan kolagen. Kolagen inilah yang apabila dihidrolisa akan terkonversi menjadi gelatin (Retno, 2015: 251).

Menurut Retno (2015: 251), Secara umum susunan kimia pada tulang-tulang kerangka binatang yaitu:

Tabel 2.2. Komposisi tulang ayam

Komponen	Kandungan (%)
Air	1,8-44,3
Lemak	1,2-26,9
Kolagen	15,8-32,8
Zat anorganik	28,0-56,3

Selain tulang kaki ayam yang mengandung kolagen, babi juga mengandung kolagen. Bagian babi yang mengandung kolagen yaitu tulang dan kulitnya. Kulit merupakan organ yang melindungi seluruh permukaan tubuh dari pengaruh luar. Kulit terdiri atas tiga lapisan yaitu lapisan *epidermis*, *dermis* dan *subcuti*. Selain itu, kulit mengandung air, lemak dan mineral. Kulit mengandung protein fibrous yaitu protein kolagen, elastin, retikulin dan keratin. Protein kolagen merupakan protein yang paling banyak terdapat di dalam kulit yaitu berkisar 80% - 90% dari total protein (Miwada, dkk., 2015:110). Adanya kandungan kolagen pada babi sehingga babi banyak dimanfaatkan dalam pembuatan gelatin (Rafi, dkk., 2016: 230). Penggunaan gelatin babi yang cukup dominan, karena sifatnya yang lebih stabil dan biaya produksi yang lebih ekonomis (menghasilkan lebih sedikit limbah dan waktu pengerjaan yang lebih cepat) dibandingkan dengan gelatin sapi. Gelatin yang berasal dari kulit babi menempati urutan terbesar, yaitu 46%, kulit sapi 29,4%, tulang sapi 23,1%, dan sumber lainnya hanya 1,5% (Hermanto, dkk., 2015: 258).

C. Kolagen

Kolagen berasal dari bahasa Yunani “*cola*” yang berarti lem (*glue*) dan “*genno*” yang berarti kelahiran (*birth*). Hal ini disebabkan karakteristik kolagen yang

melekatkan sel untuk membentuk kerangka jaringan dan organ tubuh (Setyowati dan Setyani, 2015: 30). Kolagen adalah jenis protein yang tersusun atas beberapa asam amino. Jumlah kolagen dalam tubuh hewan diperkirakan terdapat sekitar 30% dari total protein tubuh. Kolagen terdapat di dalam tubuh semua jenis hewan multi seluler, baik yang tidak bertulang belakang maupun yang bertulang belakang (Retno, 2012: 251). Molekul dasar pembentuk kolagen disebut tropokolagen yang mempunyai struktur batang dengan BM 300.000, dimana di dalamnya terdapat tiga rantai polipeptida yang sama panjang, bersama-sama membentuk struktur heliks (Miskah, dkk., 2010: 2).

Kolagen merupakan protein serabut yang banyak terkandung pada jaringan ikat hewan (Hidayat, dkk., 2016: 70). Kolagen pada mamalia terdapat di kulit, tendon, tulang rawan dan jaringan ikat. Demikian juga pada burung dan ikan. Molekul kolagen tersusun sekitar dua puluh asam amino yang memiliki bentuk agak berbeda tergantung pada sumber bahan bakunya. Asam amino glisin, prolin dan hidroksiprolin merupakan asam amino utama kolagen (Miskah, dkk., 2010: 2). Kolagen yang dihidrolisis oleh larutan asam lebih banyak dari pada larutan basa dengan menggunakan waktu yang sama, karena perendaman dalam larutan basa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menghidrolisis kolagen (Ratna, dkk., 2017: 269).

Kolagen tulang atau kulit hewan seperti sapi dan babi merupakan sumber bahan baku gelatin. Sekitar 50% produksi gelatin di dunia menggunakan kulit babi (Siregar, dkk., 2015: 171). Hal ini menimbulkan masalah penggunaan kolagen di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, babi dan produk olahan babi tidak boleh dikonsumsi. Pembuatan gelatin dari kolagen sapi memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih mahal karena memerlukan

air pencuci atau penetral yang lebih banyak. Oleh karena itu, diperlukan adanya sumber bahan baku gelatin dari hewan lain yang prosesnya singkat dan biayanya murah sebagai alternatif untuk pembuatan gelatin yang dapat dibuat dari kolagen kaki ayam (Siregar, dkk., 2015: 172).

Kolagen dalam kulit merupakan ikatan-ikatan serat yang padat. Jika kulit dipanasi dalam air, maka akan terjadi uraian atau pemutusan (proses hidrolisis) dari suatu ikatan serat, secara terus-menerus hingga menjadi bagian paling kecil dan berturut-turut akan menghasilkan serat, misel, polipeptida dan asam amino (Gela, 2016: 21-22).

Tropokolagen akan terdenaturasi oleh pemanasan atau perlakuan dengan zat seperti asam, basa, urea, dan potassium permanganate. Selain itu, serabut kolagen dapat mengalami penyusutan jika dipanaskan di atas suhu penyusutannya (T_s). Suhu penyusutan (T_s) kolagen ikan adalah $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Jika kolagen dipanaskan pada $T > T_s$ maka akan terjadi pemutusan rantai kolagen pada misel atau polipeptida akan menghasilkan gelatin (Miskah, dkk., 2010: 2). Untuk mengetahui karakteristik gelatin yang berasal dari bahan yang sapi dan babi dapat dilakukan dengan menggunakan alat spektrofotometer seperti FTIR dan HPLC (Hermanto, dkk., 2015: 259).

D. *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

FTIR (Gambar 2.3) adalah teknik analisis cepat, tepat dan alat ramah lingkungan yang memiliki potensi untuk membedakan spektrum antara dua sampel. FTIR telah terbukti menjadi teknik yang sangat berguna untuk menentukan berbagai pemalsuan produk makanan seperti lemak babi dalam kue dan cokelat, lemak babi dalam campuran lemak hewani (Hermanto, dkk., 2015: 259).

Spektrum FTIR merupakan hasil interaksi antara senyawa-senyawa kimia dalam matriks sampel yang kompleks. Spektrum FTIR sangat kaya dengan informasi struktur molekular dengan serangkaian pita serapan yang spesifik untuk masing-masing molekul sehingga dapat digunakan untuk membedakan suatu bahan baku yang memiliki kemiripan. Keuntungan teknik FTIR ialah berpotensi sebagai metode analisis yang cepat karena dapat dilakukan secara langsung pada sampel tanpa adanya tahapan pemisahan terlebih dahulu. Kekurangan yang dapat ditimbulkan dengan menggunakan spektroskopi FTIR ialah dalam hal interpretasi secara visual dan langsung menjadi sulit akibat adanya tumpang tindih spektrum serapan dari molekul-molekul dalam sampel, sehingga untuk memudahkannya diperlukan bantuan teknik kemometrika. Kemometrik merupakan aplikasi prosedur matematika untuk mengolah, mengevaluasi dan menginterpretasikan sejumlah besar data. Teknik gabungan antara spektroskopi dan kemometrika telah banyak digunakan dalam pengembangan metode analisis halal seperti membedakan sumber asal gelatin dari bovin atau babi, daging babi pada bakso diskriminasi sosis berbahan dasar daging halal dan non-halal (Rafi, dkk., 2016: 230).



Gambar 2.3. FTIR (*Fourier Transform Infra Red*)

Apabila radiasi infra merah dilewatkan melalui suatu cuplikan, maka molekul-molekulnya dapat menyerap (mengabsorpsi) energi dan terjadilah transisi

diantara tingkat vibrasi (*ground state*) dan tingkat vibrasi tereksitasi (*excited state*). Contoh suatu ikatan C–H yang bervibrasi 90 triliun kali dalam satu detik harus menyerap radiasi infra merah pada frekuensi tersebut ($9,0 \times 10^{13}$ Hz, 3000 cm^{-1}) untuk pindah ke tingkat vibrasi tereksitasi pertama. Pengabsorpsian energi pada berbagai frekuensi dapat dideteksi oleh spektrofotometer *infrared*, yang memplot jumlah radiasi infra merah yang diteruskan melalui cuplikan sebagai fungsi frekuensi (atau panjang gelombang) radiasi. Plot tersebut adalah spektrum infra merah yang memberikan informasi penting tentang gugus fungsional suatu molekul (Kristianingrum, 2013: 1-2). FTIR dapat menganalisis gugus fungsi dari gelatin sebagaimana yang dijelaskan oleh Martianingsih dan Lukman (2010: 5), bahwa umumnya protein memiliki struktur yang terdiri dari karbon, karbon, hidrogen, gugus hidroksil (OH), gugus karbonil (C=O) dan gugus amina (NH).

Tabel 2.3 Puncak serapan dan gugus fungsi spektrum FTIR gelatin

Puncak Serapan (cm^{-1})	Gugus Fungsi	Referensi
3420,4; 3443,9; 3437,3	Regangan N–H dan gugus O–H	Karlina, dkk (2010)
3407,03	N–H <i>stretching</i> dan gugus O–H	Hermanto, dkk (2015)
2948,15	Gugus C–H	Hermanto, dkk (2015)
2931,2; 2925,3	Regangan CH_2	Karlina, dkk (2010)
1648,3; 1659,7	Regangan C=O dan gugus O–H	Karlina, dkk (2010)
1659	Regangan C=O	Hermanto, dkk (2015)
1544,18	N–H <i>bending</i> dan regangan C–N	Hermanto, dkk (2015)
1238,39; 1240,40	C–N <i>bending</i>	Suwardi, dkk (2015)
1100; 1119,2	Regangan C–O	Karlina, dkk (2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan (Januari-Agustus) 2018 di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Organik, Laboratorium Riset Jurusan Kimia, Laboratorium Genetika Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah FTIR, tanur, *spray dryer*, neraca analitik, *hot plate*, *waterbath*, *magnetic stirrer*, pH meter, oven, blender, desikator, termometer, pipet skala, labu takar, gelas ukur, gelas kimia, Erlenmeyer, corong, gunting, pisau, spatula, pipet tetes, cawan porselin, batang pengaduk, saringan, penjepit kayu dan besi.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aquadest (H_2O), aluminium foil, asam klorida (HCl) 4%, kalium bromida (KBr), kertas saring, kulit babi, pH Universal dan tulang kaki ayam.

C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Preparasi Sampel

a. Tulang Kaki Ayam

Tulang kaki ayam terlebih dahulu dibersihkan kemudian dipotong hingga berukuran 1-2 cm kemudian dicuci, ditiriskan dan diangin-anginkan hingga tidak ada lagi air yang menetes, lalu ditimbang sebanyak 100 g (Jannah, dkk., 2013: 185).

b. Kulit Babi

Kulit babi terlebih dahulu dibersihkan dengan cara menghilangkan bulu yang terdapat pada kulit kemudian dipotong hingga berukuran kecil, dicuci, ditiriskan dan diangin-anginkan hingga tidak ada lagi air yang menetes lalu ditimbang sebanyak 100 g.

2. Proses Curing (Perendaman)

Pada proses *curing* dilakukan dengan perbandingan antara tulang kaki ayam dan HCl 4% yaitu 1:2 ke dalam gelas kimia 500 mL. Perendaman dilakukan selama 24 jam. Setelah itu, dinetralkan dengan *water one* hingga pH 5-7. Pada sampel kulit babi pengerjaannya sama dengan sampel tulang kaki ayam (Miskah, dkk., 2010: 3).

3. Tahap Hidrolisis

Tulang kaki ayam hasil dari proses *curing* ditempatkan ke dalam gelas kimia 500 mL kemudian ditambahkan *water one* sebanyak 200 mL. Selanjutnya, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan *waterbath* pada suhu 70 °C, 75 °C dan 80 °C selama 3 jam kemudian hasil ekstraksi disaring dengan menggunakan kertas saring. Setelah itu, gelatin dikeringkan dengan menggunakan *spray dryer* kemudian gelatin yang dihasilkan ditimbang bobotnya. Pada sampel kulit babi pengerjaannya sama dengan sampel tulang kaki ayam (Miskah, dkk., 2010: 3).

4. Rendamen

Rendamen diperoleh dari perbandingan antara berat gelatin kering yang dihasilkan dengan berat bahan segar (Wulandari, dkk., 2013: 40). Besarnya rendemen dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Rendamen} = \frac{\text{Berat gelatin kering}}{\text{Berat bahan segar}} \times 100 \%$$

5. Kadar air

Cawan poselin yang akan digunakan dikeringkan terlebih dahulu selama 1 jam pada suhu 105 °C kemudian didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang. Setelah itu, gelatin ditimbang 0,5 g dalam cawan dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C selama 2 jam. Cawan yang berisi gelatin didinginkan di dalam desikator selama 30 menit lalu ditimbang hingga beratnya tetap (Juliasti, dkk., 2015: 7). Kadar air dapat diperoleh dengan rumus:

$$\text{Kadar air} = \frac{W_1 - W_2}{\text{Berat sampel}} \times 100 \%$$

Keterangan: W_1 = Berat (sampel + cawan) sebelum dikeringkan

W_2 = Berat (sampel + cawan) setelah dikeringkan

6. Kadar Abu

Penentuan kadar abu dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 0,5 g gelatin dan dimasukkan ke dalam cawan pengabuan yang telah ditimbang dan dibakar di dalam tanur dengan suhu 600 °C selama 6 jam. Setelah itu, didinginkan dalam desikator kemudian ditimbang (Sutiawati, 2009: 33). Kadar abu dihitung dengan rumus :

$$\text{Kadar abu} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat sampel}} \times 100 \%$$

7. Derajat Keasaman (pH)

Gelatin ditimbang sebanyak 0,2 g kemudian ditambahkan 20 mL *water one*, lalu dihomogenkan dengan *magnetic stirrer* pada suhu 80°C selama 15 menit dengan kecepatan 120 rpm. Setelah itu, diukur derajat keasamannya (pH) pada suhu kamar dengan pH meter (Setiawati, 2009: 32).

8. Karakterisasi Gugus Fungsi dengan FTIR

Gelatin yang diperoleh dibuat dengan metode pelet KBr. Sampel dicampur dengan KBr dengan perbandingan 1:8 kemudian dilakukan pengepresan dalam alat pengepres agar membentuk kepingan tipis (pelet). Setelah itu, dibiarkan selama 1 menit kemudian alat pengepres dibuka dan dilepaskan dengan hati-hati agar pelet yang terbentuk tidak pecah. Karakterisasi terhadap kepingan sampel dilakukan dengan spektrofotometer FTIR Shimadzu pada panjang gelombang 4000-500 cm^{-1} (Puspawati, dkk., 2012: 81).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Rendamen

Rendamen merupakan salah satu parameter yang penting dalam pembuatan gelatin. Hasil rendemen gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi:

Tabel 4.1. Rendamen gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi

No.	Sampel	Rendamen Gelatin (%)		
		70 °C	75 °C	80 °C
1.	Tulang kaki ayam	0,93	1,74	2,02
2.	Kulit babi	6,8	6,06	9,33

2. Kadar Air

Kadar air merupakan perbandingan banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan terhadap bobot keringnya (Amiruldin, 2007: 20). Kadar air gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi:

Tabel 4.2. Kadar air gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi

No.	Sampel	Kadar Air Gelatin (%)		
		70 °C	75 °C	80 °C
1.	Tulang kaki ayam	13,16	11,57	11,19
2.	Kulit babi	4,91	6,89	7,73

3. Kadar Abu

Kadar abu merupakan suatu parameter yang menunjukkan jumlah bahan anorganik dalam bahan organik (Jannah, dkk., 2013: 187). Kadar abu dari gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi:

Tabel 4.3. Kadar abu gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi

No.	Sampel	Kadar Abu Gelatin (%)		
		70 °C	75 °C	80 °C
1.	Tulang kaki ayam	1,34	0,92	1,09
2.	Kulit babi	0,08	0,09	0,02

4. Derajat Keasaman (pH)

pH merupakan derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa dalam yang dimiliki oleh suatu larutan. Derajata keasaman gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi:

Tabel 4.4. pH gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi

No.	Sampel	Derajat Keasaman (pH) Gelatin		
		70 °C	75 °C	80 °C
1.	Tulang kaki ayam	2,9	2,8	3,1
2.	Kulit babi	4,1	4,0	3,9

5. Analisis FTIR

Analisis FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi dari gelatin yang telah diisolasi. Adapun serapan IR dari gelatin tulang kaki ayam :

Tabel 4.5. Spektrum FTIR gelatin komersial dan tulang kaki ayam

Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)				Gugus Fungsi
Suhu Ekstraksi 70 °C	Suhu Ekstraksi 75 °C	Suhu Ekstraksi 80 °C	Gelatin Komersial	
3432,47	3310,66	3310,05	3449,23	Regangan N-H gugus O-H
-	-	-	2934,01	Regangan CH ₂
2961,19	2958,45	2957,84	-	Gugus C-H
1655,21	1653,58	1653,41	1654,62	Regangan C=O dan gugus O-H
1544,20	1543,41	1543,48	1544,72	N-H <i>bending</i> dan regangan C-N
1237,86	1241,22	1241,26	1243,36	N-H <i>bending</i>
1080,65	1060,63	1080,50	1081,49	Regangan C-O


Tabel 4.6. Spektrum FTIR gelatin komersial dan kulit babi

Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)				Gugus Fungsi
Suhu Ekstraksi 70 °C	Suhu Ekstraksi 75 °C	Suhu Ekstraksi 80 °C	Gelatin Komerisial	
3433,79	3409,90	3432,69	3449,23	Regangan N–H gugus O–H
2927,10	2931,01	2930,23	2934,01	Regangan CH ₂
1654,89	1655,38	1655,21	1654,62	Regangan C=O dan gugus O–H
1544,69	1544,38	1544,47	1544,72	N–H <i>bending</i> dan regangan C–N
1239,42	1237,51	1235,86	1243,36	N–H <i>bending</i>
1079,49	1079,69	1078,42	1081,49	Regangan C–O

B. Pembahasan


1. Isolasi Gelatin

Tulang kaki ayam dan kulit babi dibersihkan dan dipotong kecil-kecil untuk memperluas permukaan kulit dan tulang sehingga interaksi antara molekul-molekul kolagen dengan larutan asam klorida pada saat perendaman dan proses ekstraksi dapat berlangsung optimal. Selanjutnya sampel ditimbang untuk mengetahui bobot segar sampel. Sampel kemudian direndam dengan larutan asam klorida (HCl) 4%. Perendaman bertujuan untuk menghilangkan mineral (demineralisasi) garam mineral dan mineral lain yang terdapat dalam tulang (Karlina dan Lukman, 2010: 4). Struktur tulang tersusun dari kolagen yang dikelilingi oleh mineral dalam bentuk Ca₃(PO₄)₂. Mineral dalam tulang perlu dihilangkan agar ekstraksi kolagen lebih sempurna (Rifai, 2013: 6). Kalsium dalam tulang terurai menjadi Ca²⁺ dan asam fosfat (Karlina dan Lukman, 2010: 4).




Reaksi tersebut menghasilkan garam kalsium terlarut. Akibat adanya materi terlarut tulang kaki ayam dan kulit babi menjadi lunak atau biasa disebut ossein. Larutan asam menjadi keruh. Tulang kaki ayam dan kulit babi yang telah direndam dicuci

dengan *water one* untuk menetralkan atau menghilangkan sisa asam pada saat perendaman. Setelah dicuci dengan *water one* pH sampel meningkat yaitu dari pH 1 menjadi pH 6. Ekstraksi dilakukan dengan menambahkan 200 mL *water one* dan dimasukkan ke dalam *waterbath* pada suhu 70 °C, 75 °C dan 80 °C. Ekstraksi berfungsi untuk merusak ikatan hidrogen antar molekul tropokolagen yang belum terurai seluruhnya oleh asam dan rantai- α dalam tropokolagen. Ikatan hidrogen rantai- α dalam tropokolagen kemudian didenaturasi oleh molekul H₂O sehingga molekul *triple helix* kehilangan stabilitasnya dan terurai menjadi 3 rantai- α . Denedaturasi kolagen mengakibatkan rantai *triple helix* berubah menjadi rantai tunggal gelatin (Karlina dan Lukman, 2010: 5).



Gambar 4.1. Proses perendaman dengan asam klorida




Gambar 4.2. Reaksi hidrolisis kolagen

Gelatin hasil ekstraksi disaring dengan kertas saring untuk memisahkan antara tulang kaki ayam dan kulit babi dengan gelatin cair yang diperoleh. Gelatin cair dikeringkan dengan menggunakan *spray dryer* sehingga diperoleh gelatin bubuk.

2. Rendamen

Rendamen dihitung berdasarkan presentase berat gelatin yang dihasilkan terhadap berat awal tulang kaki ayam dan kulit babi yang digunakan. Rendamen yang diperoleh dipengaruhi oleh jumlah kolagen yang terkonversi menjadi gelatin.




Gambar 4.3. Rendamen tulang kaki ayam dan kulit babi dengan perbedaan suhu ekstraksi

Berdasarkan Gambar 4.3. hasil rendamen tulang kaki ayam dan kulit babi menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi yang digunakan maka semakin tinggi pula rendamen gelatin yang dihasilkan. Sompie, dkk. (2015: 794), menyatakan bahwa suhu ekstraksi yang tinggi akan meningkatkan rendamen karena struktur kolagen terbuka akibat beberapa ikatan dalam molekul proteinnya terlepas. Suhu yang tinggi membantu memecah ikatan hidrogen dalam gel yang terhidrolisis. Banyaknya gel ikatan hidrogen yang terpecah akan memudahkan larutnya kolagen dalam air panas sehingga gelatin yang dihasilkan lebih banyak. Selain itu, karena

pembuatan gelatin direndam dalam larutan asam klorida maka struktur kolagen akan terbuka sehingga semakin banyak kolagen yang terhidrolisis dan gelatin yang terekstrak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Juliasti, dkk. (2015: 7), bahwa larutan berfungsi untuk menghidrolisis kolagen sehingga mempermudah kelarutannya pada saat ekstraksi gelatin. Dimana pada saat hidrolisis maka konsentrasi ion H^+ akan meningkat di dalam larutan asam dan dapat mengakibatkan penurunan pH. Ion H^+ yang menghidrolisis rantai tripel helix kolagen lebih banyak sehingga rendamen yang dihasilkan meningkat. Menurut siregar, dkk. (2015: 173), asam akan bereaksi dengan kalsium di dalam matriks tulang sehingga garam kalsium pada tulang larut yang mengakibatkan kolagen sebagai pengikat kalsium dalam tulang lepas. Nilai rendemen gelatin yang dihasilkan pada sampel tulang kaki ayam dengan suhu ekstraksi 70 °C, 75 °C dan 80 °C secara berturut-turut adalah 0,93; 1,74 dan 2,02%. Sedangkan nilai rendemen gelatin kulit babi secara berturut-turut adalah 6,85; 6,06 dan 9,33%. Suhu optimum untuk mengekstrak gelatin adalah suhu 80 °C dengan nilai rendemen tertinggi yaitu rendemen gelatin tulang kaki ayam 2,02% dan gelatin kulit babi 9,33%.

3. Kadar Air

Pegujian kadar air bertujuan untuk mengetahui kandungan air dalam gelatin. Kadar air gelatin sangat berpengaruh terhadap umur penyimpanan gelatin, karena adanya kandungan air dalam gelatin dapat menyebabkan gelatin menjadi rusak. Hal ini dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme yang terjadi selama gelatin disimpan serta dapat mempengaruhi warna atau penampakan, tekstur dan cita rasa dari makanan hasil olahan gelatin tersebut.




Gambar 4.4. Kadar air gelatin dengan suhu ekstraksi yang berbeda

Perlakuan dengan suhu ekstraksi 70-80 °C selama 3 jam menghasilkan kadar air gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi sangat berbeda yaitu pada gelatin tulang kaki ayam memiliki kadar air yang cukup besar yaitu 11,57-13,16% dibandingkan dengan gelatin dari kulit babi yaitu sebesar 4,91-7,72%. Hal ini terjadi karena gelatin kulit babi lebih stabil dibandingkan gelatin tulang kaki ayam, dimana pada proses hidrolisis gelatin tulang kaki ayam menghasilkan gugus polar bebas dan ikatan peptida protein sehingga mampu mengikat air (Juliasti, dkk. 2015:78). kadar air yang terdapat pada gelatin tulang kaki ayam lebih tinggi dibandingkan dengan kulit babi seperti yang terlihat pada Gambar 4.4. Tapi kadar air dari kedua sampel tersebut masih memenuhi standar kadar air dewan standarisasi nasional yaitu maksimum 16% (SNI, 1995).

4. Kadar Abu

Pengukuran kadar abu bertujuan mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam gelatin. Pengukuran kadar abu ini merupakan salah satu parameter penting untuk mengetahui kualitas gelatin terutama dalam hal kemurnian

gelatin. Abu adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik (Jannah, 2013: 187).




Gambar 4.5. kadar abu dengan suhu ekstraksi yang berbeda

Berdasarkan Gambar 4.5. terlihat bahwa kadar abu gelatin tulang kaki ayam lebih tinggi dibandingkan nilai kadar abu gelatin kulit babi yaitu nilai kadar abu dari gelatin tulang kaki ayam adalah 0,92-1,34% sedangkan kadar abu dari gelatin kulit babi yaitu 0,02-0,09%. Hasil ini menunjukkan bahwa gelatin kulit babi lebih murni dibandingkan gelatin tulang kaki ayam karena kandungan mineral atau zat anorganik dari gelatin tulang kaki ayam lebih banyak. Ini sesuai dengan teori Jannah (2013: 187), yang menyatakan bahwa kadar abu menunjukkan banyaknya kandungan mineral dan zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik yang terdapat dalam gelatin sehingga dapat mengetahui tingkat kemurnian gelatin dari nilai kadar abu yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar abu dari gelatin yang dihasilkan masih memenuhi standar gelatin yang baik. Menurut SNI (1995), standar mutu gelatin yang baik yaitu maksimum 3,25%. Rendahnya kadar abu gelatin karena asam melarutkan kalsium dalam tulang menjadi ion Ca^+ yang akan larut dalam pelarut sehingga jumlah mineral yang terdapat pada ossein

berkurang. Penggunaan suhu yang tinggi menyebabkan protein terdenaturasi sehingga ikatan kimia protein rusak yang menyebabkan ikatan terhadap mineral tidak kuat (Siregar, dkk., 2015: 174).

5. Derajat Keasaman (pH)




Gambar 4.6. Derajat keasaman gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi

Nilai pH gelatin pada tulang kaki ayam cukup rendah dibandingkan dengan gelatin kulit babi. Terlihat pada Gambar 4.6. bahwa nilai pH dari kulit babi yaitu 3,9-4,1 sedangkan pH gelatin tulang kaki ayam yaitu 2,8-3,1. Rendahnya nilai pH gelatin diduga karena tingginya konsentrasi asam yang digunakan, sisa asam klorida masih tersisa pada saat pencucian sehingga terbawa pada saat ekstraksi dilakukan dan menyebabkan pH yang dihasilkan rendah. Selain itu, nilai pH yang berbeda juga dipengaruhi oleh jenis bahan yang digunakan (Juliasti, dkk., 2015: 7).

6. Spektrum FTIR Gelatin

Analisis FTIR digunakan untuk mengetahui gugus fungsi yaitu gugus fungsi khas dari gelatin yang telah diisolasi. Analisis gugus fungsi dari gelatin dilakukan dengan alat FTIR dimana *scanning* sampel dilakukan pada daerah IR 4000-500 cm^{-1} .

Spektrum IR yang dihasilkan merupakan serapan dari berbagai komponen kimia yang terdapat dalam ekstrak gelatin.




Gambar 4.7. Spektrum FTIR gelatin komersial dan tulang kaki ayam

Spektrum IR pada setiap sampel tulang kaki ayam secara berturut-turut terlihat pada Gambar 4.7. bahwa pada puncak pertama terdapat bilangan gelombang 3432,47; 3310,66 dan 3310,05 cm⁻¹ yang merupakan daerah serapan gugus fungsi N-H dan gugus O-H. Hal ini sesuai dengan teori Hermanto, dkk. (2015: 263) yang menyatakan bahwa daerah gugus fungsi N-H dan O-H terdapat pada bilangan gelombang 3420,3 cm⁻¹. Hasil ini juga diperkuat oleh teori Schoffstall, dkk. (2004:115), yang menyatakan bahwa daerah serapan gugus N-H dan O-H berada pada bilangan gelombang 3550-3250 cm⁻¹.

Puncak kedua terdapat bilangan gelombang 2961,19; 2958,45 dan 2957,84 cm^{-1} merupakan gugus C-H. Ini sesuai dengan teori Hermanto, dkk. (2015: 263), yang menyatakan bahwa daerah serapan gugus C-H terdapat pada bilangan gelombang 2948,15 cm^{-1} . Puncak ketiga terdapat bilangan gelombang 1655,21; 1653,54 dan 1653,41 cm^{-1} yang merupakan gugus C=O dan gugus O-H. Hal ini didukung oleh teori Hermanto, dkk. (2015: 263), yang menyatakan bahwa daerah serapan gugus C=O berada pada daerah bilangan gelombang 1659 cm^{-1} . Teori lain yang mendukung hasil tersebut yaitu teori Karlina, dkk. (2010: 6), yang menyatakan bahwa daerah serapan 1648,3-1659,7 cm^{-1} dikenal dengan daerah serapan rantai α -helix yang menunjukkan serapan gugus C=O dan O-H.

Pada puncak keempat terdapat bilangan gelombang 1544,20; 1543,41 dan 1543,48 cm^{-1} yang merupakan gugus N-H dan C-N. Menurut Hermanto, dkk. (2015: 263), bilangan gelombang daerah gugus N-H dan C-N berada pada bilangan gelombang 1544,18 cm^{-1} . Pada puncak kelima terdapat bilangan gelombang 1237,86; 1241,22 dan 1241,26 cm^{-1} yang merupakan pita daerah serapan gugus N-H *bending*. Serapan puncak gugus N-H terdapat pada bilangan gelombang cm^{-1} (Suwardi, dkk., 2015: 8). Teori lain yang mendukung yaitu Hermanto, dkk. (2015: 263) yang menyatakan bahwa puncak bilangan gelombang 1248,50 cm^{-1} merupakan daerah serapan gugus N-H *bending*. Pada puncak keenam terdapat bilangan gelombang 1080,65; 1060,63 dan 1080,50 cm^{-1} yang merupakan daerah serapan gugus C-O. Hasil ini sesuai dengan teori Karlina, dkk. (2010: 6), yang menyatakan bahwa bilangan gelombang 1119,2 merupakan daerah serapan gugus fungsi C-O.



Gambar 4.8. Spektrum FTIR gelatin komersial dan kulit babi

Pada spektrum IR gelatin kulit babi yaitu pada puncak pertama terdapat bilangan gelombang 3433,79; 3409,90 dan 3432,69 cm⁻¹ yang merupakan gugus N-H dan O-H. pada puncak kedua terdapat gugus CH₂ yang terlihat pada bilangan gelombang secara berturut-turut yaitu 2927,10; 2931,01 dan 2930,23 cm⁻¹. Ini sesuai dengan teori Karlina, dkk. (2010: 6), yang menyatakan bahwa bilangan gelombang 2931,2 cm⁻¹ merupakan gugus CH₂. Puncak ketiga terdapat bilangan gelombang 1654,89; 1655,38 dan 1655,21 cm⁻¹ yang merupakan gugus C=O dan O-H. Puncak keempat terdapat bilangan gelombang 1544,69; 1544,38 dan 1544,47 cm⁻¹ yang

merupakan gugus N-H dan C-N. Selanjutnya pada puncak kelima terdapat bilangan gelombang 1239,42; 1237,51 dan 1235,86 cm^{-1} yang merupakan gugus N-H *bending*.

Spektrum IR gelatin tulang kaki ayam dan kulit babi memiliki spektrum yang hampir sama dengan spektrum IR gelatin komersial seperti yang terlihat pada Gambar 4.7. dan Gambar 4.8. Peak yang muncul pada hasil analisis FTIR gelatin dari tulang kaki lebih banyak dibandingkan peak yang muncul pada hasil FTIR gelatin kulit babi. Hasil ini menunjukkan bahwa gelatin kulit babi lebih murni dibandingkan gelatin tulang kaki ayam. Hal ini sesuai dengan nilai kadar abu gelatin kulit babi yang lebih sedikit yaitu 0,02-0,09 % dibandingkan nilai kadar abu gelatin tulang kaki ayam dengan nilai 0,92-1,34 %. Nilai kadar abu menunjukkan bahwa kandungan mineral pada gelatin tulang kaki ayam lebih banyak daripada gelatin kulit babi sehingga peak yang muncul lebih banyak pada spektrum gelatin tulang kaki ayam lebih banyak.

Karakteristik gelatin tulang kaki ayam dan gelatin kulit babi baik dari nilai rendemen, kadar air, kadar abu, pH dan analisis FTIR, gelatin yang dihasilkan masih dalam standar gelatin yang baik karena tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan oleh Dewan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI, 1995). Gelatin dari kulit babi memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan gelatin yang berasal dari tulang kaki ayam. Tetapi dalam hal ini, gelatin tulang kaki ayam lebih baik digunakan oleh konsumen untuk campuran produk makanan dibandingkan gelatin yang berasal dari kulit babi karena semua bahan atau zat yang berasal dari babi dilarang bagi umat muslim sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173 yang Terjemahannya: “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang” (Kementrian Agama RI, 2016).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hasil analisis FTIR gelatin tulang kaki ayam menunjukkan serapan gugus fungsi N-H dan O-H ($3432,47\text{ cm}^{-1}$), C-H ($2957,84\text{ cm}^{-1}$), C=O ($1655,21\text{ cm}^{-1}$), N-H dan C-N ($1544,20\text{ cm}^{-1}$), N-H ($1237,86\text{ cm}^{-1}$) dan gugus C-O ($1080,65\text{ cm}^{-1}$). Pada hasil analisis FTIR gelatin kulit babi terdapat gugus N-H dan O-H ($3433,79\text{ cm}^{-1}$), CH₂ ($2931,01\text{ cm}^{-1}$), C=O ($1655,21\text{ cm}^{-1}$), N-H dan C-N ($1544,38\text{ cm}^{-1}$), N-H ($1237,39\text{ cm}^{-1}$) dan gugus C-O ($1079,69\text{ cm}^{-1}$).
2. Suhu optimum dalam mengekstrak gelatin dari tulang kaki ayam dan kulit babi adalah suhu $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ dengan nilai rendamen gelatin tulang kaki ayam sebesar 2,02 % dan gelatin kulit babi 9,33 %.

B. Saran

Saran untuk penelitian ini yaitu perlu dilakukan penentuan kadar protein dan viskositas pada gelatin untuk mengetahui kadar protein gelatin yang diperoleh dan hubungannya dengan tingkat viskositas gelatin dalam mengaplikasikan pada produk makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abustam, Effendi, dkk. "Sifat Fisik Gelatin Kulit Kaki Ayam Melalui Proses Denaturasi Asam, Alkali dan Enzim". *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2008.
- Amiruldin, Musafiq. "Pembuatan dan Analisis Karakteristik Gelatin dari Kulit Ikan Tuna (*Thunnus albacares*)". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Apriana, Hesty Priska. "Analisis Komposisi Asam Amino Gelatin Sapi dan Gelatin Babi pada *Marshmellow* Menggunakan Teknik Kombinasi HPLC (*High Performance Liquid Chromatography*) dan PCA (*Principal Component Analysis*)". *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Gela, Dea Trimelya. "Karakteristik *Edible Film* dari Gelatin Kulit Kuda (*Equus Caballus*) serta Aplikasinya untuk Kemasan Makanan". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Hasdar, Muhamad, dkk. "Karakteristik *Edible Film* yang Diproduksi dari Kombinasi Gelatin Kulit Kaki Ayam dan *Soy Protein Isolate*". *Buletin Peternakan* 35, no. 3(2011): h. 188-196. ISSN 0126-4400.
- Hastuti, Dewi dan Iriane Sumpe. "Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin". *Mediagro* 3, no. 1 (2007): h. 39-48.
- Hermanto, dkk. "War 41 Diferensiasi Gelatin Asal Hewan pada Produk Permen Jelly Komersil Menggunakan FTIR dan Kalibrasi Multivariat". *World Academic and Research Congress 2015*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Hidayat, Gugun, dkk. "Karakteristik Gelatin Tulang Ikan Nila dengan Hidrolisis Menggunakan Asam Fosfat dan Enzim Papain". *JPHPI* 19, no. 1 (2016): h. 69-78.
- Jannah, Akyunul, dkk. "Isolasi dan Karakterisasi Gelatin dari Tulang Ayam dengan Metode Asam". *ALCHEMY* 2, no. 3 (2013): h. 184 – 189.
- Juliasti, dkk. "Pengaruh Konsentrasi Perendaman Asam Klorida pada Limbah Tulang Kaki Kambing terhadap Kekuatan Gel, Viskositas, Warna dan Kejernihan, Kadar Abu dan Kadar Protein Gelatin". *Teknologi Hasil Pertanian* VII, no. 1 (2014): h. 32-38.
- Juliasti, dkk. "Pemanfaatan Limbah Tulang Kaki Kambing sebagai Sumber Gelatin dengan Perendaman Menggunakan Asam Klorida". *Aplikasi Teknologi Pangan* 4, no. 1 (2015): h. 5-10.
- Karlina, Intan Riezky dan Lukman Atmaja. "Ekstraksi Gelatin dari Tulang Rawan Ikan Pari (*Himantura gerardi*) pada Variasi Larutan Asam untuk Perendaman". *Skripsi*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010.


- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta, 2016.
- Kristianingrum, Susila. "Spektroskopi Infra Merah (Infrared Spectroscopy, IR)". *HANDOUT*, 2013.
- Martianingsih, Niniet dan Lukman Atmaja. "Analisis Sifat Kimia, Fisika dan Termal Gelatin dari Ekstrak Kulit Ikan Pari (*Himantura gerradi*) melalui Variasi Jenis Larutan Asam". *Prosiding*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2010.
- Miskah, Siti, dkk. "Pengaruh Konsentrasi CH_3COOH dan HCl sebagai Pelarut dan Waktu Perendaman pada Pembuatan Gelatin Berbahan Baku Tulang/Kulit Kaki Ayam". *Teknik Kimia* 17, no. 1(2010): h. 1-6.
- Miwada, dkk. "Karakteristik Gelatin dari Kulit Kaki Ternak dan Potensinya Sebagai *Edible Film*". *Majalah Ilmiah Peternakan* 18, no. 3 (2015): h. 109-113.
- Nugroho, Ari dan Fredy Kurniawan. "Deteksi Gelatin Babi Menggunakan Sensor Emas Termodifikasi NiO Nanopartikel pada *Quartz Crystal Microbalance*". *Sains dan Seni ITS* 4, no. 2 (2015): h. 32-34.
- Rafi, dkk. "Potensi Spektroskopi FT-IR-ATR dan Kemometrik Untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing dan Sapi". *Indo. J. Chem. Sci* 5, no. 3 (2016): h.229-234.
- Ratna, dkk. "Pengaruh Waktu Perendaman dalam Larutan Asam Asetat (CH_3COOH) Terhadap Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ceker Ayam". *ZooteK* 37, no. 2 (2017): h. 268-275.
- Retno, Dyah Tri. "Pembuatan Gelatin dari Tulang Ayam Boiler dengan Proses Hidrolisa". *Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III*. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional. ISSN: 1979-911X.
- Rifai, Muhamad. "Identifikasi dan Pencirian Fisikokimia Gelatin dari Tulang Sapi dan Babi". *Skripsi*. Bogor: Intitut Pertanian Bogor, 2013.
- Schoffstall, dkk. *Microscale and Miniscale Organic Chemistry Laboratory Experiment*. Mc Graw-Hill: Americas, 2004.
- Setiawati, Ima Hani. "Karakterisasi Mutu Fisik Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Latjanus* sp.) Hasil Proses Perlakuan Asam". *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Setiawati T, dkk. "Performa Produksi dan Kualitas Telur Ayam Petelur pada Sistem *Litter* dan *Cage* dengan Suhu Kandungan Berbeda". *Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan* 04, no. 1 (2016): h. 197-203.
- Setyowati, Hanny dan Wahyuning Setyani. "Potensi Nanokolagen Limbah Sisik Ikan Sebagai *Cosmeceutical*". *Farmasi Sains dan Komunitas* 12, no. 1 (2015): h. 30-40.
- Suwardi, dkk. "Pengaruh Variasi Larutan Asam pada Isolasi Gelatin Kulit Ikan Patin (*Pangasius hypthalmus*) terhadap Sifat-Sifat Kimia dan Fisik". *Paper Seminar*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, 2015.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Hadijah, dkk. "Pengaruh Jenis Pelarut dan Suhu Ekstraksi Kaki Ayam Terhadap Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin yang Dihasilkan". *Rekayasa Pangan dan Pertanian* 3, no.2 (2015): h. 171-177.
- Sompie, dkk. "Pengaruh perbedaan suhu ekstraksi terhadap karakteristik gelatin kulit kaki ayam". *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON* 1, no. 4 (2015): h. 792-795
- Suryati, dkk. "Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin dari Ceker Ayam dengan Proses Hidrolisis". *Teknologi Kimia Unimal* 4, no. 2 (2015): h. 66-79.
- Susilo, Agus. "Karakteristik Fisik Daging Beberapa Bangsa Babi". *Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak* 2, no. 2 (2007): h. 42-51.
- Yuliani dan Marwati. "Ekstraksi dan Karakterisasi Gelatin Tulang Ikan Tenggiri (*Scomberomorus commerson*)". *Teknologi Pertanian Universitas Mulawarman* 10, no. 1 (2015): h. 1-7. ISSN1858-2419.



LAMPIRAN I
SKEMA PENELITIAN

Diagram alir proses pembuatan gelatin dari tulang kaki ayam dan kulit babi



LAMPIRAN 2

PENGENCERAN LARUTAN

Pengenceran Larutan HCl

Diketahui: $M_1 = 37\%$

$M_2 = 4\%$

$V_2 = 1000 \text{ mL}$

Ditanyakan: $V_1 \dots ?$

Penyelesaian:

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$37\% \times V_1 = 4\% \times 1000 \text{ mL}$$

$$V_1 = 108 \text{ mL}$$



LAMPIRAN 3
ANALISIS DATA

1. Rendamen

Suhu Ekstraksi 70 °C (Simplo)

Diketahui : B. Bahan = 100,03 g

B. Gelatin = 1,07 g

Ditanyakan : Rendemen (%)...?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{B.Gelatin}}{\text{B.Bahan}} \times 100\% \\ &= \frac{1,07 \text{ g}}{100,03 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,07\% \end{aligned}$$

Sampel	Pengulangan	Rendemen (%)		
		70°C	75°C	80°C
Tulang kaki ayam	I	1,07	1,66	1,86
	II	0,78	1,81	2,17
Kulit babi	I	9,61	10,93	9,09
	II	4,09	1,19	9,57

2. Kadar Air

Catatan : B. Sampel + B. Cawan sebelum dikeringkan (W_1)

B. Sampel + B. Cawan setelah dikeringkan (W_2)

Suhu Ekstraksi 70 °C (Simplo)

Diketahui : B. Sampel = 0,5002 g

W_1 = 29,4850 g

W_2 = 29,4183 g

Ditanyakan : Kadar air (%)...?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Kadar air} &= \frac{(W_1 - W_2)}{B.\text{Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{(29,4850 - 29,4183) \text{ g}}{0,5002 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 13,33\% \end{aligned}$$

Sampel	Pengulangan	Kadar air (%)		
		70°C	75°C	80°C
Tulang kaki ayam	I	13,33	11,40	10,94
	II	12,99	11,74	11,43
Kulit babi	I	4,51	5,78	10,10
	II	5,31	8,01	5,35

3. Kadar Abu

Catatan : B. Cawan kosong (a)

B. Sampel + B. Cawan sebelum sebelum diabukan (b)

Suhu Ekstraksi 70 °C (Simplo)

Diketahui : B. Sampel = 0,5002 g

a = 28,9848 g

b = 28,9910 g


Ditanyakan : Kadar abu (%)...?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Kadar abu} &= \frac{(b-a)}{\text{B.Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{(28,9910 - 28,9848) \text{ g}}{0,5002 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1,24\% \end{aligned}$$

Sampel	Pengulangan	Kadar abu (%)		
		70°C	75°C	80°C
Tulang kaki ayam	I	1,24	1,10	1,08
	II	1,44	0,74	1,09
Kulit babi	I	0,13	0,01	0,02
	II	0,02	0,17	0,01

LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENELITIAN



Tulang kaki ayam

Kulit babi

Gelatin tulang
kaki ayam

Gelatin kulit babi

1. Analisis fisikokimia (kadar air, kadar abu dan pH)
2. Analisis gugus fungsi dengan FTIR

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Marwah dilahirkan di Gowa pada tanggal 10 Oktober 1995. Lahir sebagai anak pertama dari dua bersaudara, anak dari pasangan keluarga bapak Junubi Dg. Rala dan ibu Kamisa Dg. Sakking. Semasa kecil saya menjalani hidup di tempat kelahiranku sampai tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pendidikan formal dijalani di SDIN Mangempang, SMP Negeri 1 Manuju. Setelah tamat SMP saya melanjutkan pendidikan tingkat SMA di Sekolahnya MA. Syekh Yusuf Sungguminasa. Saya melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR pada jurusan KIMIA Fakultas Sains Dan Teknologi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R