

**UJI KUAT TEKAN DAN DAYA SERAP AIR BATU BATA
DENGAN PENAMBAHAN AGREGAT LIMBAH CANGKANG
TELUR**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

MUHAMMAD UMAR

NIM: 604001130328

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batu Bata Dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur,” yang disusun oleh saudara **Muhammad Umar, NIM: 60400113028**, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 3 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sains, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 15 Agustus 2018 M
 3 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
 UIN Alauddin Makassar**



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
 NIP. 19691205 199303 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Umar

NIM : 60400113028

Judul Skripsi : **“Uji Kuat Tekan dan Daya Serap Air Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber secara jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar .

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Makassar, Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Umar
NIM.60400113028

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt., yang telah menghantarkan segala apa yang ada di muka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb, hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul “**Uji Kuat Tekan dan Daya Serap Air Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur**” ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah saw., sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya, oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak **Harto Palayuk S.Sos** dan Ibu **Nurhasnah S.P**) serta Kakek dan Nenek tercinta (Bapak **Drs. Muh. Tahir** dan Ibu

Ludia Dani) yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bias menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** dan Bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd** selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si.**, sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 beserta para wakil dekan I, II, dan III.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, memberikan motivasi

maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.**, sebagai sekertaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama masa studi.
5. Ibu **Sri Zelviani., S.Si., M.Sc.**, selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi.**, selaku penguji II yang telah senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Bapak **Muhtar ST., Abd. Munim, S.Si.**, Laboran Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu dan senantiasa memdoakan serta memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Staf Jurusan Fisika dan Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi.
10. Kepada Bapak **Aulia Winaldi, S.T., M.Si.**, kepala Laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan Makassar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Laboratorium serta kepada laboran Bapak **Sutarto Kardiman** yang juga banyak membantu dalam proses penelitian.

11. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2013 **Sarjan, Amal, Uki, Syuaib, Jaya, Fadli, Rhyan, Ilyas, Azis, Arif, Basrah, Safwan, Chua, Taufik, Ismail, Galid, Asyraf, Rahmat, Usman, Fajrul, Akbar, Eka, Sandi, Rafika, Wahyuni, Miswar, Feby, Nirma, Resky, Ani, Aida, Suci, Sira, Ojan, Uni, Nisa, Eky, Santi, Dija, Syakura, Titi, Mardiyana, Madinah, Sofi, Rara, Halimah, Irma, dan Astrid** yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan kepada kakak-kakak angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, adik-adik 2014, 2015, 2016, dan 2017 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini.

Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jariyah. Amin.

Gowa, Agustus 2018

Penulis,

Muhammad Umar
NIM. 60400113028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-vii
DAFTAR ISI	viii-x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR GRAFIK.....	xiii
DAFTAR SIMBOL.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	7-39
2.1 Kuat Tekan Bahan.....	7

2.2 Daya Serap Air.....	9
2.3 Batu Bata	10
2.4 Tanah.....	23
2.5 Tanah Lempung	31
2.6 Pengaruh Air	38
2.7 Cangkang Telur.....	38
2.8 Komposisi Cangkang Telur	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41-49
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	41
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	41
3.3 Prosedur Kerja Penelitian	42
3.4 Teknik Analisis Data.....	47
3.5 Diagram Alir Penelitian	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50-54
4.1 Hasil Penelitian	50
4.2 Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	58-59
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60-61

RIWAYAT HIDUP.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	L1-L25
Lampiran 1 : Data Pengukuran Uji Kuat Tekan Batu Bata	L1
Lampiran 2 : Standar SNI yang digunakan Untuk Semua Parameter	L8
Lampiran 3 : Dokumentasi Foto Penelitian	L10
Lampiran 4 : Dokumentasi Persuratan Melakukan Penelitian.....	L22
Lampiran 5 : Dokumentasi Surat Keputusan Pembimbingan.....	L25



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Kuat tekan batu bata SNI 15-2094-2000	8
2.2	Perubahan warna tanah liat	26
2.3	Sistem Klasifikasi Tanah	28
2.4	Kelompok tanah berbutir kasar	29
2.5	Kelompok tanah berbutir halus	30
2.6	Ukuran butir tanah	31
2.7	Berat absolute dan relative dari mineral penyusun cangkang telur	40
3.1	Komposisi bahan yang digunakan	43
3.2	Hasil pengujian kuat tekan batu bata pada komposisi bervariasi	47
4.1	Hasil uji kuat tekan batu bata	52
4.2	Hasil penentuan resapan air batu bata pada setiap komposisi	53

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan	Halaman
2.1	Batu bata merah	12
2.2	Batu bata sebelum dan sesudah dibakar	22
3.1	Model bahan sampel sesuai komposisi yang ditetapkan	43
4.1	Model bahan sampel batu bata yang dibuat	51
L1	Proses penyiapan limbah cangkang telur	L11
L2	Proses penghalusan cangkang telur	L11
L3	Proses Pengadukan serbuk cangkang telur	L12
L4	Proses pemasukan cangkang telur ke dalam oven	L12
L5	Proses pengayakan serbuk cangkang telur	L13
L6	Proses penimbangan tanah liat	L13
L7	Proses penyiapan pasir	L14
L8	Proses pengukuran air	L14
L9	Proses perhitungan nilai komposisi	L15
L10	Proses pencampuran bahan dan pelumatan	L15
L11	Proses pencetakan	L16
L12	Proses pengeringan selama 24 jam	L16
L13	Proses pemanasan sebelum pembakaran	L17
L14	Proses pembakaran	L17
L15	Proses pengujian kuat tekan	L18
L16	Proses pengamatan nilai beban kuat tekan	L18
L17	Proses pengamatan batu bata setelah pengujian	L20
L18	Proses perendaman batu bata	L21
L19	Proses penyaringan batu bata setelah direndam	L21

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik	Keterangan	Halaman
4.1	Pengaruh campuran serbuk cangkang telur yang bervariasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batu bata	52
4.2	Hubungan persentase komposisi serbuk cangkang telur dengan nilai serapan air	54



DAFTAR SIMBOL

Simbol	Uraian Simbol	Satuan	Halaman
P	Tekanan atau kuat tekan	N	7
F	gaya atau beban tarik	kg	7
A	Luas bidang	m ²	7
m _k	Massa kering	kg	9
m _b	Massa setelah direndam	kg	9
m _c	Massa dalam air	kg	9
PA	Penyerapan air	%	9

ABSTRAK

Nama : Muhammad Umar
NIM : 60400113028
Judul Skripsi : Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batu Bata Dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan serbuk limbah cangkang telur terhadap uji kuat tekan dan daya serap air pada material batu bata serta mengetahui perbandingan nilai komposisi penambahan agregat limbah cangkang telur pada material batu bata yang menghasilkan kuat tekan dan daya serap yang sesuai dengan nilai standar. Penelitian ini menggunakan sampel uji berbentuk kubus dengan dimensi 5,08 cm x 5,08 cm x 5,08 cm dengan komposisi serbuk cangkang telur bervariasi 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, dan 40 %. Pembuatan batu bata dengan campuran tanah liat, pasir, air dan campuran serbuk limbah cangkang telur, dalam proses pengeringan dilakukan 1-2 hari kemudian pembakaran di dalam tanur dengan suhu 900⁰C selama ± 3,5 jam, kemudian batu bata diuji dua parameter yaitu kuat tekan dan daya serap air. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh masing-masing uji parameternya yaitu nilai kuat tekan secara minimum 24,30 kgf/cm² dan maksimumnya 74,97 kgf/cm² dimana sampel 5 memenuhi syarat kualitas (sesuai kategori kelas 60 sampai 80 menurut SNI 15-2094-2000) dan nilai daya serap air diperoleh secara minimum 13,59 % dan maksimum 22,18 % (sesuai standar SNI 15-2094-2000).

Kata kunci: kuat tekan, daya serap air, batu bata, limbah cangkang telur.

ABSTRACT

Nama : Muhammad Umar
NIM : 60400113028
Title : **Test Of Compressive Strength And Water Absorption Of Brick With The Addition Of Eggshell Aggregate Waste**

The objective of this research is to know the effect of the addition of eggshell waste powder to the compressive strength and water absorption test on the brick material and to know the composition value ratio of eggshell aggregate waste aggregation in brick material that yields compressive strength and absorbency that match the standard value. This study uses cube-shaped test sample with dimensions of 5,08 cm x 5,08 cm x 5,08 cm with the composition of eggshell powder varies 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, and 40 %. Making of brick with mixture of clay, sand, water and mixture of eggshell waste powder, in drying process done 1-2 days then burning in kiln with temperature 900⁰ C for 3,5 hours. Then the bricks were tested two parameters namely compressive strength and water absorption. Based on the test results obtained by each test parameters that is the minimum compressive value of 24,30 kgf/cm² and maximum 74,97 kgf/cm² where the sample 5 meets the quality requirements (according to the class category 60 to 80 according to SNI 15-2094-2000) and water absorption value is obtained at a minimum of 13,59 % and a maximum of 22,18 % (according to SNI 15-2094-2000 standards).

Keywords: *compressive strength, water absorption, bricks, eggshell waste.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka bertambah pula inovasi dan kreasi baru dalam batu bata mulai dari bahan dan cara pembuatannya pun bermacam-macam. Setiap produk yang dihasilkan dari inovasi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Sehingga, setiap melakukan konstruksi bangunan harus memilih bahan bangunan yang sesuai dengan jenis dan manfaat bangunan tersebut, agar dapat menghasilkan bangunan yang berkualitas dan ekonomis.

Batu bata merupakan bahan bangunan yang sering digunakan untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding perumahan. Memilih batu bata sebagai bahan pembuat dinding memang cukup beralasan. Hal ini dikarenakan batu bata memiliki keunggulan yaitu, bahan utama batu bata yang merupakan tanah liat mudah didapat dengan persediaan yang cukup, sehingga menyebabkan harga batu bata cukup murah. Selain karena bahan baku yang mudah didapat, batu bata juga mudah dibuat. Hanya membutuhkan alat-alat sederhana dan modal yang kecil sehingga banyak masyarakat yang dapat membuat dan persediaan batu bata menjadi mudah diperoleh. Warna orange yang menjadi ciri khas batu bata menjadi daya tarik sendiri. Pemilik rumah adakalanya sengaja tidak menutup batu bata dengan semen dan cat, sebaliknya batu bata dibiarkan terekspos sehingga memberikan kesan alami pada rumah. Batu bata tahan terhadap cuaca panas,

cuaca dingin dan udara lembab. Hal inilah yang diharapkan mampu diberikan dinding sebagai salah satu pelindung rumah, karena sifatnya yang mampu menolak panas, batu bata sangat cocok untuk dijadikan tembok rumah. Batu bata mampu membuat di dalam rumah terasa dingin walau diluar rumah cuaca panas.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan batu bata seiring dengan peningkatan jumlah dan laju perkembangan penduduk, produksi batu bata pun harus ditingkatkan, bukan hanya dalam segi jumlah tapi juga mutu. Adapun kualitas batu bata merah yang tersedia kebanyakan mudah retak dan hancur akibat kurang kualitas batu bata yang dihasilkan. Maka dalam pembuatan batu bata perlu adanya peningkatan mutu yang dihasilkan secara efektif, untuk mengurangi dampak negatif yang terjadi tersebut maka diberikan suatu solusi. Seiring perkembangan teknologi saat ini, mulai banyak melakukan inovasi-inovasi yang membantu memperbaiki mutu dan kualitas batu bata yang dihasilkan.

Batu bata dikatakan bermutu dan berkualitas baik apabila:

- a. Batu bata harus bebas dari retak atau cacat, dan dari batu dan benjolan apapun.
- b. Batu bata harus seragam dalam ukuran, dengan sudut tajam dan tepi yang rata.
- c. Permukaan harus benar dalam bentuk persegi satu sama lain untuk menjamin kerapian pekerjaan.
- d. Mempunyai ukuran, kuat tekan dan daya serap air yang dipersyaratkan.

Batu bata dalam proses pembuatan bukan hanya kegiatan mencetak tanah, mengeringkan dan membakar, akan tetapi diperlukan campuran agar menjadi batu bata yang kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Pemberian campuran ini

dimaksudkan agar kualitas bahan utama pembuatan batu bata yang merupakan tanah liat mempunyai kuat tekan yang lebih baik.

Cangkang telur adalah bagian terluar dari telur yang berfungsi memberi perlindungan bagi komponen-komponen isi telur dari kerusakan, baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologis. Sisa penetasan yang dimaksud disini adalah segala limbah yang dihasilkan dari industri penetasan seperti telur yang tidak menetas (steril), cangkang telur dari anak ayam yang sudah menetas maupun cangkang telur yang di dalamnya masih mengandung embrio yang sudah mati.

Limbah cangkang telur yang ada bukan hanya berasal dari sisa telur yang dikonsumsi manusia, namun juga dapat berasal dari limbah sisa penetasan pada industri-industri pembibitan dan limbah sisa dari pedagang kaki lima yang menjajakan martabak telur. Dari hasil sisa penetasan, limbah yang dihasilkan bukan hanya dalam bentuk cangkang telur, namun juga dapat berbentuk embrio ayam yang sudah dalam keadaan mati.

Salah satu pemanfaatan cangkang telur yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat adalah sebagai bahan baku pembuatan barang kerajinan atau asesoris. Kerajinan cangkang telur pada dasarnya adalah perpaduan antara kreatifitas dan upaya pemanfaatan limbah peternakan. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa kerajinan cangkang telur memiliki prospek ekonomi dan peluang usaha yang cukup menjanjikan.

Dari uraian tersebut maka penulis akan meneliti tentang batu bata dengan campuran agregat limbah cangkang telur. Campuran ini dipilih karena merupakan bahan kalsium yang sangat baik untuk meningkatkan kondisi tanah yang jelek

dalam stabilisasi tanah secara elektro-kimiawi. Tanah liat atau tanah lempung dapat distabilisasi dengan mencampurkan bahan cangkang telur. Dalam proses pembuatan batu bata jenis ini dilakukan beberapa tahapan setelah pencetakan yaitu pengeringan dan pembakaran, dimana batu bata ini sudah dicampurkan terlebih dahulu dengan bahan cangkang telur. Setelah pembakaran dilakukan pengujian kuat tekan untuk mengetahui kekuatan batu bata pasca pembakaran dan daya serap air dengan menggunakan campuran bahan cangkang telur. Ini dapat diketahui dari banyaknya masyarakat yang membuat batu bata untuk memproduksi batu bata. Batu bata biasa dipakai untuk konstruksi sipil dalam membangun perumahan, bangunan gedung, dinding penahan, pagar, dan aplikasi bangunan teknik sipil yang lain, dengan semakin pesatnya pertumbuhan pembangunan, maka semakin besar pula penggunaan bahan bangunan khususnya penggunaan batu bata, karena strukturnya kuat dan harganya terjangkau, membuat bata tetap menjadi pilihan sebagai bahan utama dinding, sekalipun ada alternatif lain. Banyak ide yang bermunculan untuk membebaskan bata dari kukungan plester dan acian, kini banyak dipilih orang untuk menghadirkan kesan alami.

Dari latar belakang tersebut maka peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi pengrajin batu bata dan industrinya, dengan adanya penambahan serbuk limbah cangkang telur pada material batu bata diharapkan dapat menambah nilai kuat tekan terhadap batu bata tersebut, dan untuk pedagang kaki lima/martabak telur diharapkan agar dapat menambah nilai ekonomis dari limbah cangkang telur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang telah diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh penambahan agregat limbah cangkang telur terhadap kuat tekan batu bata?
2. Bagaimana pengaruh penambahan agregat limbah cangkang telur terhadap daya serap air pada material batu bata?
3. Seberapa besar nilai komposisi penambahan agregat limbah cangkang telur pada material batu bata yang menghasilkan kuat tekan dan daya serap air yang sesuai dengan nilai standar?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan agregat limbah cangkang telur terhadap uji nilai kuat tekan batu bata.
2. Untuk mengetahui pengaruh penambahan agregat limbah cangkang telur terhadap daya serap air pada material batu bata.
3. Untuk mengetahui nilai komposisi penambahan agregat limbah cangkang telur pada material batu bata yang menghasilkan kuat tekan dan daya serap air yang sesuai dengan nilai standar.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dilakukan adalah:

1. Sampel tanah yang digunakan adalah tanah yang berasal dari Desa Pa'rasangan baru, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto.

2. Bahan pencampur yang yang digunakan adalah cangkang telur (telur bebek).
3. Pengujian dilakukan di Laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan Kota Makassar, meliputi pengujian kuat tekan dan daya serap air pada batu bata.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat penelitian ini untuk mahasiswa adalah:

- a. Sebagai syarat penyelesaian studi untuk meraih gelar sarjana.
- b. Dapat membandingkan serta menerapkan konsep teori dan praktek yang diperoleh masa perkuliahan.
- c. Diharapkan dapat memberi informasi tentang pengaruh penambahan agregat limbah cangkang telur terhadap sifat kuat tekan material batu bata.

1.5.2 Manfaat Bagi Pengrajin Batu Bata

Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan kepada masyarakat pengrajin batu bata dan industri mampu memahami dan mengetahui sifat atau karakteristik material batu bata dengan proses pencampuran serbuk limbah cangkang telur sebagai pengembangan inovasi batu bata sekaligus menjadi ramah lingkungan.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

2.1 Kuat Tekan Bahan

Tekanan didefinisikan sebagai gaya tekan yang bekerja pada satu satuan luas permukaan yang mengalami gaya tekan. Simbol tekanan adalah P. Jadi, bila sebuah gaya sebesar F bekerja pada sebuah bidang A (*area*), maka besarnya tekanan adalah (Tipler, 1991):

$$P = \frac{F}{A} \quad (2.1)$$

Keterangan,

P = kuat tekan bahan, satuannya N/m^2

F = beban tekan maksimum (gaya tekan), satuannya N

A = luas bidang bahan, satuannya meter persegi (m^2)

Jika gaya tekan $F = 1 \text{ N}$ bekerja pada luas permukaan $A = 1 \text{ m}^2$, maka menurut persamaan di atas kuat tekan bahan adalah:

$$P = \frac{F}{A} = \frac{1 \text{ newton}}{1 \text{ m}^2} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} \quad (2.2)$$

Dalam satuan internasional (SI), satuan tekanan adalah N/m^2 . Satuan tersebut juga diberi nama pascal (disingkat Pa). Jadi $1 \text{ N/m}^2 = 1 \text{ Pa}$. satuan pascal adalah tekanan yang dilakukan oleh gaya satuan newton pada luas permukaan satu meter persegi (Wulandari, 2011).

Kualitas batu bata merah dapat dibagi atas tiga tingkatan dalam hal kuat tekan menurut SNI 15-2094-2000, yaitu PU (Pekerjaan Umum):

- a. Batu bata merah mutu tingkat I dengan kuat tekan rata-rata lebih besar dari 100 kgf/cm^2 .
- b. Batu bata merah mutu tingkat II dengan kuat tekan rata-rata antara 100 kgf/cm^2 sampai 80 kgf/cm^2 .
- c. Batu bata merah mutu tingkat III dengan kuat tekan rata-rata antara 80 kgf/cm^2 sampai 60 kgf/cm^2 .

Sedangkan kuat tekan menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) tahun 2000 terlihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kekuatan tekan rata-rata batu bata (SNI 15-2094-2000):

Mutu Bata Merah	Kuat Tekan Rata-Rata	
	Kgf/cm^2	N/mm^2
Tingkat I (satu)	Lebih besar dari 100	>10
Tingkat II (dua)	100 – 80	10 – 8
Tingkat III (tiga)	80 - 60	8 - 6

(Sumber: SNI 15-2094-2000)

Kuat tekan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kemampuan suatu material atau benda untuk menahan tekanan atau beban. Nilai kuat tekan bata diperlukan untuk mengetahui kekuatan maksimum dari suatu benda untuk menahan tekanan atau beban hingga retak dan pecah. Kualitas bata biasanya ditunjukkan oleh besar kecilnya kuat tekan. Namun, besar kecilnya kuat tekan sangat dipengaruhi oleh suhu atau tingkat pembakaran, porositas dan bahan dasar (Pramono, 2014).

2.2 Daya Serap Air

Daya serap air adalah kemampuan bahan dalam menyerap air (daya hisap). Bobot isi adalah perbandingan berat dalam keadaan kering dengan bobot dalam kondisi jenuh air. Daya serap air yang tinggi akan berpengaruh pada pemasangan batu bata dan adukan karena air pada adukan akan diserap oleh batu bata sehingga pengeras adukan tidak berfungsi dan dapat mengakibatkan kuat adukan menjadi lemah. Daya serap yang tinggi disebabkan oleh besarnya kadar pori pada batu bata (batu bata tidak padat) (Handayani, 2010).

Dalam menentukan daya serap air atau porositas digunakan standard ASTM C 373 – 88, porositas sampel dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut (Van Flack, 1992) :

$$\text{Penyerapan air (PA)} = \frac{m_b - m_k}{m_k} \times 100 \% \quad (2.3)$$

$$\text{Bobot isi} = \frac{m_k}{m_b - m_c} \times 100\% \quad (2.4)$$

Keterangan:

m_k = massa kering (tetap) (kg)

m_b = massa setelah direndam selama 24 jam (kg)

m_c = massa dalam air (kg)

Bata merupakan material yang bersifat higrokopis artinya mudah menyerap air. Bata yang berkualitas tinggi akan memiliki daya serap yang rendah terhadap air dan kelembapan, sebaliknya bata yang berkualitas rendah akan memiliki daya serap yang tinggi terhadap air dan kelembapan. Umumnya bata dianggap baik bila memiliki daya serap air kurang dari 20 % (Pramono, 2014).

2.3 Batu Bata

2.3.1 Pengertian Batu Bata

Batu bata merupakan salah satu bahan material sebagai bahan pembuat dinding. Batu bata adalah bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pabrik batu bata yang dibangun masyarakat untuk memproduksi batu bata. Penggunaan batu bata banyak digunakan untuk aplikasi teknik sipil seperti dinding pada bangunan perumahan, bangunan gedung, pagar, saluran dan pondasi. Batu bata umumnya dalam konstruksi bangunan memiliki fungsi sebagai bahan non-struktural, disamping berfungsi sebagai struktural. Sebagai fungsi struktural, batu bata dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya seperti pada konstruksi rumah sederhana dan pondasi, sedangkan pada bangunan konstruksi tingkat tinggi/gedung, batu bata berfungsi sebagai non-struktural yang dimanfaatkan untuk dinding pembatas dan estetika tanpa memikul beban yang ada di atasnya (Siska, dkk., 2012).

Definisi batu bata merupakan suatu unsur bangunan yang diperuntukkan pembuatan konstruksi bangunan dan yang dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain, dibakar cukup tinggi, hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air (SNI 15-2094-2000).

Batu bata merah adalah batu buatan yang terbuat dari suatu bahan yang dibuat oleh manusia supaya mempunyai sifat-sifat seperti batu. Hal tersebut hanya

dapat dicapai dengan memanasi (membakar) atau dengan pengerjaan-pengerjaan kimia. (Nuraisyah Siregar, 2010).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an QS al-Hijr/15:82

وَكَاٰنُوۡا يَنْحِتُوۡنَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوۡتًاۙ اٰمِنِيۡنَۙ

Terjemahnya:

dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu, (yang didiami) dengan rasa aman (Kementerian Agama, 2015).

Penduduk-penduduk kota al-Hijr adalah kaum dari suku Tsamud yang telah mendustakan Nabi Saleh as., nabi mereka. Barangsiapa yang mendustakan seorang Rasul, maka berarti telah mendustakan Allah, karena itu maka dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka mendustakan para Rasul Allah. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa dia telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat (tanda-tanda) yang menunjukkan kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Shalih as (Ibnu Katsir, 2003).

Orang-orang dari suku Tsamud itu, menurut firman Allah, hidup dalam keadaan aman, sentosa dan serba kecukupan, mendiami rumah-rumah yang dipahat dari gunung-gunung batu, akan tetapi mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah dan digantikannya dengan kebinasaan dan kesengsaraan sebagai akibat perbuatan mereka mendustakan Nabi Saleh utusan Allah dan menentang perintahnya dengan membunuh unta betina itu (Ibnu Katsir, 2003).

Kata يَنْحِتُونَ yang biasa diterjemahkan memahat dari segi bahasa bermakna memotong batu atau kayu dari pinggir atau melubanginya ditengahnya. Sementara ulama memahami kata ini dalam arti memotong batu-batu gunung untuk

kemudian menjadikannya sebagai bahan bangunan, baik rumah tempat tinggal maupun benteng-benteng. Ada juga memahaminya dalam arti menjadikan sebagai gunung-gunung yang terdapat di wilayah mereka sebagai rumah-rumah tempat tinggal (gua-gua) setelah memotong dan atau melubanginya sehingga ruangan-ruangan tanpa harus membangun fondasi dan dinding-dinding (M. Quraish. Shihab, 2002).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa orang terdahulu membuat tempat tinggal dari bahan batu-batu gunung yang mereka potong atau ada juga yang menjadikan gua sebagai tempat tinggal yang aman untuk mereka. Mereka menganggap gua tersebut adalah rumah mereka, tempat untuk peristirahatan mereka setelah melakukan aktivitas, akan tetapi sekarang ini telah banyak perumahan yang dibangun yang terbuat dari material batu bata yang banyak digunakan sebagai pembatas dinding atau fondasi.

Bentuk batu bata pada umumnya merupakan prisma tegak (balok) dengan penampang empat persegi panjang, ada juga batu bata yang berlubang-lubang, batu bata semacam ini kebanyakan digunakan untuk pasangan dinding peredam suara. Ukuran batu bata diberbagai tempat dan daerah tidak sama besarnya disebabkan oleh karena belum ada keseragaman ukuran dan teknik pengolahan. Ukuran batu bata umumnya berkisar $22 \times 10,5 \times 4,8$ cm (Daryanto, 1994).



Gambar 2.1 Batu bata merah
(Sumber: Data Primer, 2018).

Batu bata merah adalah suatu unsur bangunan yang dipergunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah liat ditambah air dengan atau tanpa campuran bahan-bahan lain melalui beberapa tahap pengerjaan, seperti menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan, membakar pada temperatur tinggi hingga matang dan berubah warna serta akan mengeras seperti batu jika didinginkan hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air (Huda, 2012).

Bata merah dibuat dari tanah liat atau lempung dengan atau tanpa campuran bahan lain, yang dibakar pada suhu yang tinggi sehingga tidak hancur bila direndam dalam air. Pada awal proses pembuatan bata tanah liat dibuat plastis kemudian dicetak dalam cetakan kayu atau baja. Tanah hasil cetakan tersebut kemudian dikeringkan, selanjutnya dibakar pada suhu yang tinggi. Material batu bata yang baik terdiri atas pasir (silika) dan tanah liat (alumina), yang dicampur dalam perbandingan tertentu dengan sedikit air menjadi bersifat plastis. Sifat plastis tersebut sangat penting agar tanah dapat dicetak dengan mudah, dikeringkan tanpa susut, retak-retak maupun melengkung. Jika terlalu banyak tanah liat (kurang pasir) akan mengakibatkan susutan bata menjadi sangat besar selama proses pengeringan dan pembakaran, juga menyebabkan bata menjadi retak dan melengkung.

2.3.2 Syarat Mutu Batu Bata

Standarisasi merupakan syarat mutlak dan menjadi suatu acuan penting dari sebuah industri di suatu negara. Salah satu contoh penting standarisasi dari sebuah industri adalah standarisasi dalam pembuatan batu bata.

Standarisasi menurut Organisasi Internasional (ISO) merupakan proses penyusunan dan pemakaian aturan-aturan untuk melaksanakan suatu kegiatan secara teratur demi keuntungan dan kerjasama semua pihak yang berkepentingan, khususnya untuk meningkatkan ekonomi keseluruhan secara optimum dengan memperhatikan kondisi-kondisi fungsional dan persyaratan keamanan. (Suwardono, 2002).

Adapun syarat-syarat batu bata dalam SNI 15-2094-2000 meliputi beberapa aspek seperti:

a. Pandangan Luar

Batu bata merah harus mempunyai rusuk-rusuk yang tajam dan siku, bidang sisi harus datar, tidak menunjukkan retak-retak dan perubahan bentuk yang berlebihan, tidak mudah hancur atau patah, warna seragam, dan berbunyi nyaring bila dipukul.

b. Ukuran

Standar Bata Merah di Indonesia oleh PU (Pekerjaan Umum) nomor 15-2094-2000 menetapkan suatu ukuran standar untuk bata merah sebagai berikut:

(1) Panjang 240 mm, lebar 115 mm dan tebal 52 mm

(2) Panjang 230 mm, lebar 110 mm dan tebal 50 mm

c. Kuat Tekan

Tabel 1. Klasifikasi Kekuatan Bata (SNI 15-2094-2000)

Mutu Bata Merah	Kuat Tekan Rata-Rata	
	Kgf/cm ²	N/mm ²
Tingkat I (satu)	Lebih besar dari 100	>10
Tingkat II (dua)	100 – 80	10 – 8
Tingkat III (tiga)	80 - 60	8 - 6

2.3.3 Pembuatan Batu Bata

Proses pembuatan batu bata melalui beberapa tahapan, meliputi penggalan bahan mentah, pengolahan bahan, pembentukan, pengeringan, pembakaran, pendinginan dan pemilihan (seleksi).

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an QS ali-Imran/03:190-

191

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

(190) Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal, (191) yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka (Kementerian Agama, 2015).

Kelompok ayat ini merupakan penutup surah Ali Imran. Ini antara lain terlihat pada uraian-uraiannya yang bersifat umum, setelah dalam ayat-ayat yang lalu menguraikan hal-hal yang terperinci. Kendati demikian, sebagaimana terbaca pada ayat 189, disana ditegaskan kepemilikan Allah swt atas alam raya, disini Allah menguraikan sekelumit dari penciptaan-Nya itu serta memerintahkan agar memikirkannya, apalagi seperti dikemukakan pada uraian surah ini bahwa tujuan utama surah Ali Imran adalah membuktikan tentang tauhid, keesaan, dan kekuasaan Allah swt. Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan, pada hakikatnya, ditetapkan dan diatur oleh Allah Yang Maha hidup lagi *Qayyum* (Maha menguasai dan Maha Mengelola segala sesuatu). Hakikat ini kembali ditegaskan pada ayat ini dan ayat mendatang, dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena *Sesungguhnya dalam penciptaan*, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di *langit* atau dalam pengaturan system kerja langit yang sangat teliti serta kejadian *dan* perputaran *bumi* dan porosnya, yang melahirkan *silih bergantinya malam dan siang* perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya *terdapat tanda-tanda* kemahakuasaan Allah *bagi ulul albab*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni (M. Quraish. Shihab, 2002).

Kata (الباب) *al-albab* adalah bentuk jamak dari (لب) *lubb* yaitu saripati sesuatu. Kacang, misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai *lubb*. *Ulul Albab* adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni kabut ide, yang dapat melahirkan

karancauan dalam berpikir. Yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah swt (M. Quraish. Shihab, 2002).

Ayat ini dan ayat-ayat berikut menjelaskan sebagian dari cirri-ciri siapa yang dinamai *Ulul Albab*, yang disebut pada ayat yang lalu. Mereka adalah *orang-orang*, baik lelaki maupun perempuan, yang terus-menerus *mengingat Allah*, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, *sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring*, atau bagaimanapun *dan mereka memikirkan tentang penciptaan*, yakni kejadian dan system kerja *langit dan bumi* dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: “*Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. Mahasuci Engkau dari semua itu. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam siksa neraka maka peliharalah kami dari siksa neraka. Karena Tuhan kami, kami tahu dan yakin benar bahwa sesungguhnya siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan dia dengan mempermalukannya di hari kemudian sebagai seorang yang zalim serta menyiksanya dengan siksa yang pedih. Tidak ada satu pun yang dapat membelanya, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim siapa pun satu penolong pun* (M. Quraish. Shihab, 2002).

Adapun tahap-tahap pembuatan batu bata, yaitu sebagai berikut (Huda, 2012):

1. Penggalian bahan mentah

Penggalian bahan mentah batu bata merah sebaiknya dicarikan tanah yang tidak terlalu plastis, melainkan tanah yang mengandung sedikit pasir untuk menghindari penyusutan. Penggalian dilakukan pada tanah lapisan paling atas kira-kira setebal 40 - 50 cm, sebelumnya tanah dibersihkan dari akar pohon, plastik, daun, dan sebagainya agar tidak ikut terbawa, kemudian menggali sampai ke bawah sedalam 1,5 - 2,5 meter atau tergantung kondisi tanah. Tanah yang sudah digali dikumpulkan dan disimpan pada tempat yang terlindungi. Semakin lama tanah liat disimpan, maka akan semakin baik karena menjadi lapuk. Tahap tersebut dimaksudkan untuk membusukkan organisme yang ada dalam tanah liat (Huda, 2012).

2. Pengolahan bahan mentah

Tanah liat sebelum dibuat batu bata merah harus dicampur secara merata yang disebut dengan pekerjaan pelumatan dengan menambahkan sedikit air. Air yang digunakan dalam proses pembuatan batu bata harus air bersih, air harus tidak mengandung garam yang larut di dalam air, seperti garam dapur, air yang digunakan kira-kira 20 % dari bahan-bahan yang lainnya, pelumatan bisa dilakukan dengan kaki atau diaduk dengan tangan. Bahan campuran yang ditambahkan pada saat pengolahan harus benar-benar menyatu dengan tanah liat secara merata. Bahan mentah yang sudah jadi ini sebelum dibentuk dengan cetakan, terlebih dahulu dibiarkan selama 2 sampai 3 hari dengan tujuan memberi kesempatan partikel-

partikel tanah liat untuk menyerap air agar menjadi lebih stabil, sehingga apabila dibentuk akan terjadi penyusutan yang merata (Huda, 2012).

3. Pembentukan batu bata

Bahan mentah yang telah dibiarkan 2-3 hari dan sudah mempunyai sifat plastisitas sesuai rencana, kemudian dibentuk dengan alat cetak yang terbuat dari kayu atau kaca sesuai ukuran standar SNI S-04-1989-F atau SII-0021-78. Supaya tanah liat tidak menempel pada cetakan, maka cetakan kayu atau kaca tersebut dibasahi air terlebih dahulu. Lantai dasar pencetakan batu bata merah permukaannya harus rata dan ditaburi abu. Langkah awal pencetakan batu bata yaitu letakkan cetakan pada lantai dasar pencetakan, kemudian tanah liat yang telah siap ditaruh pada bingkai cetakan dengan tangan sambil ditekan-tekan sampai tanah liat memenuhi segala sudut ruangan pada bingkai cetakan, selanjutnya cetakan diangkat dan batu bata mentah hasil dari cetakan dibiarkan begitu saja agar terkena sinar matahari. Batu bata mentah tersebut kemudian dikumpulkan pada tempat yang terlindung untuk diangin-anginkan (Huda, 2012).

4. Pengeringan batu bata merah

Proses pengeringan batu bata akan lebih baik bila berlangsung secara bertahap agar panas dari sinar matahari tidak jatuh secara langsung, maka perlu dipasang penutup plastik. Apabila proses pengeringan terlalu cepat dalam artian panas sinar matahari terlalu menyengat akan mengakibatkan retakan-retakan pada batu bata nantinya. Batu bata yang sudah berumur satu hari dari masa pencetakan kemudian dibalik. Setelah cukup kering,

batu bata tersebut ditumpuk menyilang satu sama lain agar terkena angin. Proses pengeringan batu bata memerlukan waktu dua hari jika kondisi cuacanya baik. Sedangkan pada kondisi udara lembab, maka proses pengeringan batu bata sekurang-kurangnya satu minggu (Huda, 2012).

5. Pembakaran batu bata

Pembakaran yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk mencapai suhu yang diinginkan, melainkan juga memperhatikan kecepatan pembakaran untuk mencapai suhu tersebut serta kecepatan untuk mencapai pendinginan. Selama proses pembakaran terjadi perubahan fisika dan kimia serta *mineralogy* dari tanah liat tersebut. Proses pembakaran batu bata harus berjalan seimbang dengan kenaikan suhu dan kecepatan suhu, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan, yaitu (Huda, 2012).


- a. Tahap pertama adalah penguapan (pengeringan), yaitu pengeluaran air pembentuk, terjadi hingga temperatur kira-kira 120°C .
- b. Tahap oksidasi, terjadi pembakaran sisa-sisa tumbuhan (karbon) yang terdapat di dalam tanah liat. Proses ini berlangsung pada temperatur 650°C - 800°C .
- c. Tahap pembakaran penuh. Batu bata dibakar hingga matang dan terjadi proses sintering hingga menjadi bata padat. Temperatur matang bervariasi antara 920°C - 1020°C tergantung pada sifat tanah liat yang dipakai.
- d. Tahap penahanan. Pada tahap ini terjadi penahanan temperatur selama 1-2 jam. Pada tahap a, b dan c kenaikan temperatur harus perlahan-

lahan, agar tidak terjadi kerugian pada batanya. Antara lain: pecah-pecah, noda hitam pada bata, pengembangan dan lain-lain.

Kualitas batu bata, baik batu bata sangat dipengaruhi oleh suhu pembakarannya. Temperatur berguna dalam proses pengeringan bata sehingga diperoleh bata yang baik dan sempurna. Dalam campuran tanah liat dan air sebelum dibakar, di dalam strukturnya masih terdapat berbagai jenis air, yaitu (Pramono, 2014):

- a. Air suspense (campuran air dengan bahan dasar)
- b. Air antar partikel yang terjadi pada waktu melumatkan bahan dasar
- c. Air pori antar partikel setelah pengkerutan
- d. Air terabsosi secara kimia atau fisik partikel
- e. Air kisi dalam struktur kristalnya

Air yang terabsosi fisik hilang pada pemanasan 100°C , sedangkan air terabsosi kimia dalam bentuk HO atau OH hilang pada temperatur 1000°C . Air gugus hidroksida mulai lepas pada suhu 600°C , karena itu batu bata yang temperatur pembakarannya kurang dari 600°C akan mudah rapuh karena gugus hidroksidanya belum lepas dalam proses pembakaran akan terjadi pemampatan karena partikel-partikel lempung akan mengelompok menjadi bahan padat, permukaan bata akan menyusut, volume berkurang dan struktur bata akan bertambah kuat kemudian permukaan butir yang berdekatan akan saling menyatu. Seperti ilustrasi pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.4.2 (a) Batu bata sebelum di bakar (b) Batu bata setelah dibakar
(Sumber, Pramono, 2014)

Secara umum semakin tinggi dan semakin lama proses pembakaran, maka kualitas bata yang dihasilkan akan semakin baik. Temperatur yang ideal untuk dimana pada temperatur tersebut kristal silika akan meleleh secara efektif dan mengalami rekristalisasi secara sempurna. Pada pembuatan bata temperatur tersebut sulit dicapai, karena pembakarannya menggunakan bahan bakar langsung tanpa menggunakan ruang tanur (Pramono, 2014).

Bahan bakar yang digunakan saat pembakaran bata dapat berupa kayu atau sekam padi. Temperatur yang dapat dicapai pada pembakaran menggunakan kayu lebih baik dibanding dengan menggunakan sekam, disamping temperturnya dapat lebih tinggi juga adanya unsur karbon, sehingga bata menjadi keras. Informasi bahan bakar yang digunakan pada bata asli penting untuk diketahui. Analisis terhadap batu bata asli perlu memperhatikan adanya sisa-sisa arang bahan pembakar yang sering kali masih menempel pada permukaan batu bata (Pramono, 2014).

2.4 Tanah

2.4.1 Pengertian Tanah

Tanah dapat didefinisikan sebagai akumulasi partikel mineral yang tidak mempunyai atau lemah ikatan partikelnya, yang terbentuk karena pelapukan dari batuan. Diantara partikel-partikel tanah terdapat ruang kosong yang disebut pori-pori yang berisi air dan udara. Ikatan yang lemah antara partikel – partikel tanah disebabkan oleh karbonat dan oksida yang tersenyawa diantara partikel – partikel tersebut, atau dapat juga disebabkan oleh adanya material organik. Bila hasil dari pelapukan tersebut berada pada tempat semula maka bagian ini disebut sebagai tanah sisa (*residu soil*). Hasil pelapukan terangkut ke tempat lain dan mengendap di beberapa tempat yang berlainan disebut tanah bawaan (*transportation soil*). Media pengangkut tanah berupa gravitasi, angin, air, dan gletsyer. Pada saat akan berpindah tempat, ukuran dan bentuk partikel – partikel dapat berubah dan terbagi dalam beberapa rentang ukuran.

Proses penghancuran dalam pembentukan tanah dari batuan terjadi secara fisis atau kimiawi. Proses fisis antara lain berupa erosi akibat tiupan angin, pengikisan oleh air dan gletsyer, atau perpecahan akibat pembekuan dan pencairan es dalam batuan sedangkan proses kimiawi menghasilkan perubahan pada susunan mineral batuan asalnya. Salah satu penyebabnya adalah air yang mengandung asam alkali, oksigen dan karbondioksida (Wesley, 1977).

Tanah liat merupakan bahan dasar dalam pembuatan batu bata yang memiliki sifat plastis dan susut kering. Sifat plastis tanah liat sangat penting untuk mempermudah dalam proses awal pembuatan batu bata. Apabila tanah liat yang

dipakai terlalu plastis, maka akan mengakibatkan batu bata yang dibentuk sifat kekuatan kering yang tinggi sehingga akan mempengaruhi kekuatan, penyusutan dan mempengaruhi hasil pembakaran batu bata yang sudah jadi (Sri, 2010).

Sebagaimana dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwa bahan dasar dalam pembuatan batu bata yaitu menggunakan tanah liat. Dalam hal ini dijelaskan pada QS al-Qashash/28:38

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقَدْ لِي يَهْمَنُ
عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ
الْكَذِبِينَ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku wahai Haman, kemudian buatlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta" (Kementerian Agama, 2015).

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa:

فَأَوْقَدْ لِي يَهْمَنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى

Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat melihat *Ilah-Nya* Musa yaitu ia memerintahkan kepada Haman, penata rakyat dan penasihat kerajaannya, untuk membakar tanah liat, yakni membuat batu bata untuk membangun *ash-Sharh*, yaitu sebuah istana megah yang tinggi menjulang. Hal itu disebabkan karena Fir'aun membangun sebuah istana megah yang belum pernah ada di dunia

bangunan yang lebih tinggi dari bangunannya guna membuktikan kepada rakyatnya tentang kedustaan Musa yang mendakwahkan adanya *Ilah* lain selain Fir'aun (Ibnu Katsir, 2001).

Ayat ini masih menceritakan tentang sikap dan gaya hidup Fir'aun yang kafir, sombong dan berbuat sewenang-wenang, kejam dan dzalim terhadap rakyatnya. Ia tidak cukup mengingkari kenabian Musa dan mendustakannya, bahkan lebih jauh dari itu ia menganggap dirinya sebagai tuhan yang mengharuskan rakyatnya menyembah kepadanya (Ibnu Katsir, 2003).

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa Haman, penata rakyat dan penasihat kerjaan Fir'aun diperintahkan kepada Fir'aun untuk membakar tanah liat agar dapat membangun sebuah bangunan yang tinggi, karena pada masa itu belum ada bangunan yang menjulang tinggi seperti bangunan yang dibangun oleh Fir'aun. Hal ini diperintahkan Haman kepada Fir'aun semata-mata untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Fir'aun. Jadi, tanah liat yang dimaksud pada ayat ini adalah tanah liat yang dibakar untuk dijadikan batu bata. Sebelum pada zaman sekarang ini, manusia sudah diperintahkan untuk membakar tanah liat kemudian dijadikan batu bata.

Tanah liat yang dibakar akan mengalami perubahan warna sesuai dengan zat-zat yang terkandung didalamnya. Warna tanah liat bermacam-macam tergantung dari *oxid-oxid* yang terkandung dalam tanah liat, seperti aluminium, besi, karbon, mangan maupun kalsium. Senyawa-senyawa besi menghasilkan warna krem, kuning, merah, hitam dan coklat. *Liconit* merupakan senyawa besi yang sangat umum menghasilkan warna krem, kuning dan coklat. Sedangkan

hematite akan memberikan warna merah pada tanah liat. Senyawa besi silikat memberi warna hijau, senyawa mangan menghasilkan warna coklat, dan senyawa karbon memberikan warna biru, abu-abu, hijau atau coklat. Perubahan warna batu bata dari keadaan mentah sampai setelah dibakar biasanya sulit dipastikan (Handayani, 2010). Berikut tabel perkiraan perubahan warna tanah liat mentah setelah proses pembakaran.

Tabel 2.2. Perkiraan perubahan warna tanah liat setelah proses pembakaran

Warna tanah liat	Kemungkinan perubahan warna setelah dibakar
Merah	Merah atau coklat
Kuning tua	Kuning tua, coklat, atau merah
Coklat	Merah atau coklat
Putih	Putih atau putih kekuningan
Abu-abu atau hitam	Merah, kuning tua, atau putih
Hijau	Merah
Merah kuning, abu-abu tua	Pertama merah lalu krem, kuning tua atau kuning kehijauan pada saat melebur.

(Sumber: Handayani, 2010)

Selain tanah liat, campuran batu bata yaitu pasir. Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 mm. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantaitropis dan subtropis umumnya dibentuk dari batu kapur. Dalam pembuatan batu bata merah jenis pasir yang digunakan yaitu jenis pasir yang berasal dari sungai.

Penambahan pasir dapat menghilangkan pengaruh buruk tersebut, tetapi jika pasir ditambahkan dalam jumlah terlalu banyak akan menyebabkan tidak adanya lekatan antar butiran dan akibatnya bata menjadi getas dan lemas (Pramono, 2014).

2.4.2 Klasifikasi Tanah

Pada sistem klasifikasi tanah yaitu pengelompokkan tanah sesuai dengan perilaku umum dari tanah pada kondisi fisis tertentu. Tujuan dari klasifikasi tanah adalah untuk menentukan dan mengidentifikasi tanah, untuk menentukan kesesuaian terhadap pemakaian tertentu, dan berguna untuk menyampaikan informasi mengenai keadaan tanah dari suatu daerah dengan daerah lainnya dalam bentuk suatu data dasar (Bowles, 1984).

Sistem klasifikasi tanah yang umum digunakan diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Sistem *Unified (Unified Soil Classification / USCS)*

Pada sistem ini dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar yaitu:

- 1) Tanah berbutir kasar, < 50 % lolos saringan nomor 200. Sifat teknis tanah ini ditentukan oleh ukuran butir dan gradasi butiran. Tanah bergradasi baik/seimbang memberikan kepadatan yang lebih baik dari pada tanah yang berbutir seragam.
- 2) Tanah berbutir halus, > 50 % lolos saringan nomor 200. Tanah ini ditentukan oleh sifat plastisitas tanah, sehingga pengelompokan berdasarkan plastisitas dan ukuran butiran.

- 3) Tanah organik (Gambut/Humus), secara laboratorium dapat ditentukan jika perbedaan batas cair tanah contoh yang belum dioven dengan yang telah dioven sebesar $> 25 \%$.

Menurut Bowles, (1991) kelompok-kelompok tanah sistem klasifikasi

Unified dapat dilihat pada Tabel 2.3. berikut ini:

Tabel 2.3. Sistem Klasifikasi Tanah *Unified*

Jenis Tanah	Prefiks	Sub Kelompok	Sufiks
Kerikil	G	Gradasi baik	W
		Gradasi buruk	P
Pasir	S	Berlanau	M
		Berlempung	C
Lanau	M		
Lempung	C	$w_L < 50 \%$	L
Organik	O	$w_L > 50 \%$	H
Gambut	Pt		

Sumber : Bowles, 1991.

Keterangan:

G = Untuk kerikil (*gravel*) atau tanah berkerikil (*gravelly soil*)

S = Untuk pasir (*sand*) atau tanah berpasir (*sandy soil*)

M = Untuk lanau inorganik (*inorganic silt*)

C = Untuk lempung inorganik (*inorganic clay*)

O = Untuk lanau dan lempung organik

Pt = Untuk gambut (*peat*) dan tanah dengan kandungan organik tinggi

W = Untuk gradasi baik (*well graded*)

P = Gradasi buruk (*poorly graded*)

L = Plastisitas rendah (*low plasticity*)

H = Plastisitas tinggi (*high plasticity*).

b. Sistem Klasifikasi AASHTO

Sistem klasifikasi AASHTO (*American Association of State Highway and Transportation Official*) ini dikembangkan pada tahun 1929 sebagai *Public Road Administration Classification System*. Berdasarkan sifat tanahnya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu:

- 1) Kelompok tanah berbutir kasar (<35 % lolos saringan nomor 200).

Tabel 2.4. Tanah Berbutir Kasar

Kode	Karakteristik Tanah
A - 1	Tanah yang terdiri dari kerikil dan pasir kasar dengan sedikit atau tanpa butir halus, dengan atau tanpa sifat plastis.
A - 2	Terdiri dari pasir halus dengan sedikit sekali butir halus lolos saringan nomor 200 dan tidak plastis.
A - 3	Kelompok batas tanah berbutir kasar dan halus dan merupakan campuran kerikil/pasir dengan tanah berbutir halus cukup banyak (<35 %),

2) Kelompok tanah berbutir halus (>35 % lolos saringan nomor 200)

Tabel 2.5. Tanah Berbutir Halus

Kode	Karakteristik Tanah
A - 4	Tanah lanau dengan sifat plastisitas rendah
A - 5	Tanah lanau yang mengandung lebih banyak butir-butir plastis, sehingga sifat plastisnya lebih besar dari A - 4.
A - 6	Tanah lempung yang masih mengandung butiran pasir dan kerikil, tetapi sifat perubahan volumenya cukup besar.
A - 7	Tanah lempung yang lebih bersifat plastis dan mempunyai sifat perubahan yang cukup besar.

Adapun sistem klasifikasi AASHTO ini didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a) Plastisitas

Merupakan kemampuan tanah yang dapat menyesuaikan bentuk pada volume konstan tanpa retak-retak ataupun remuk. Hal itu bergantung pada kadar air, tanah dapat berbentuk cair, plastis, semi padat, atau padat. Lanau dipakai apabila bagian – bagian halus dari tanah mempunyai indeks plastis

sebesar 10 atau kurang, sedangkan lempung dipakai jika bagian – bagian yang halus dari tanah mempunyai indeks plastisnya sebesar 11 atau lebih.

b) Ukuran Butir

Tabel 2.6. Ukuran Butir Sistem Klasifikasi AASHTO

Kerikil	Tanah yang lolos ayakan diameter 75 mm (3 in) dan yang tertahan pada ayakan nomor 10 (2 mm).
Pasir	Tanah yang lolos ayakan nomor 10 (2 mm) dan yang tertahan pada ayakan nomor 200 (0.075 mm).
Lanau dan Lempung	Tanah yang lolos ayakan nomor 200.

2.5 Tanah Lempung

2.5.1 Definisi Tanah Lempung

Mineral lempung berasal dari proses pelapukan secara kimiawi yang menghasilkan pembedakan kelompok-kelompok partikel yang berukuran koloid ($< 0,002$ mm). Tanah lempung terdiri dari butir-butir yang sangat kecil ($< 0,002$ mm) dan menunjukkan sifat-sifat plastisitas dan kohesi. Kohesi menunjukkan kenyataan bahwa bagian-bagian itu melekat satu sama lainnya, sedangkan plastisitas adalah sifat yang memungkinkan bentuk bahan itu dirubah-rubah tanpa perubahan isi atau tanpa kembali ke bentuk aslinya dan tanpa terjadi retakan-retakan atau terpecah-pecah (Wesley, 1977).

Lempung atau tanah lempung adalah partikel mineral berkerangka dasar silikat yang berdiameter kurang dari 4 μm . Lempung mengandung leburan silica dan/atau aluminium yang halus. Unsur-unsur ini, silikon, oksigen, aluminium adalah unsur yang paling banyak menyusun kerak bumi. Lempung terbentuk dari proses pelapukan batuan silika oleh asam karbonat dan sebagian dihasilkan dari aktifitas panas bumi.

Tanah lempung merupakan bahan dasar yang dipakai dalam pembuatan batu bata, dimana kegunaannya sangat menguntungkan bagi manusia karena bahan yang mudah didapat dan pemakaian hasil yang sangat luas. Kira-kira 70 % atau 80 % dari kulit bumi terdiri dari batuan yang merupakan sumber tanah lempung. Tanah lempung banyak ditemukan di areal pertanian terutama persawahan.

Tanah lempung memiliki sifat-sifat yang khas yaitu bila dalam keadaan basah akan mempunyai sifat plastis tetapi bila dalam keadaan kering akan menjadi keras, sedangkan bila dibakar akan menjadi padat dan kuat.

2.5.2 Jenis Tanah Lempung

Berdasarkan atas tempat pengendapan dan asalnya tanah lempung (lempung) dapat dibagi dalam beberapa jenis, sebagai berikut: (Suwardono, 2002).

a. Lempung Residual

Lempung residual adalah lempung yang terdapat pada tempat di mana lempung tersebut terjadi, atau dengan kata lain lempung tersebut belum berpindah tempat sejak terbentuknya.

b. Lempung Illuvial

Lempung illuvial adalah lempung yang telah terangkut dan mengendap pada suatu tempat tidak jauh dari tempat asalnya, misalnya di kaki bukit. Lempung illuvial sifatnya mirip lempung residual, hanya saja pada lempung illuvial bagian dasarnya tidak ditemukan batuan asalnya.

c. Lempung Alluvial

Lempung alluvial adalah lempung yang diendapkan oleh air sungai di sekitar atau sepanjang sungai. Pada waktu banjir sungai akan meluap, sehingga lempung dan pasir yang dibawanya akan mengendap di sekitar atau sepanjang sungai. Pasir akan mengendap di tempat dekat sungai, sedangkan lempung akan mengendap jauh dari tempat asalnya. Oleh karena itu endapan lempung alluvial dicirikan dengan selang-seling antara pasir dan lempung, baik vertikal maupun horizontal. Bentuk endapan alluvial umumnya menyerupai lensa. Pada endapan alluvial muda, lapisan pasirnya terlihat masih segar, sedangkan pada endapan alluvial tua, lapisan pasirnya telah melapuk sebagian atau seluruhnya telah menjadi lempung.

d. Lempung Marin

Lempung marin adalah lempung yang endapannya berada di laut. Lempung yang dibawa oleh sungai sebagian besar diendapkan di laut. Hanya sebagian kecil saja yang diendapkan sebagai lempung alluvial. Lempung marin sangat halus dan biasanya tercampur dengan cangkang-cangkang foraminefera (kapur). Lempung marin dapat menjadi padat karena pengaruh beban di atasnya, oleh gaya geologi.

e. Lempung Rawa

Lempung rawa adalah lempung yang diendapkan di rawa-rawa. Jenis lempung ini dicirikan oleh warna yang hitam. Apabila terdapat dekat laut akan mengandung garam.

f. Lempung Danau

Lempung danau adalah lempung yang diendapkan di danau. Sifat lempung ini tidak tebal seperti lempung marin dan mempunyai sifat seperti lempung rawa air tawar.

Di Indonesia dalam pembuatan bata merah dan genteng pada umumnya mempergunakan lempung alluvial.

2.5.3 Sifat Tanah Lempung

Tanah lempung (lempung) mempunyai sifat-sifat fisis dan kimia yang penting, antara lain: (Daryanto, 1994)

a. Plastisitas

Plastisitas tanah lempung ditentukan oleh kehalusan partikel – partikel tanah lempung. Kandungan plastisitas tanah lempung bervariasi, tergantung kehalusan dan kandungan lapisan air. Plastisitas berfungsi sebagai pengikat dalam proses pembentukan sehingga batu bata yang dibentuk tidak mengalami keretakan atau berubah bentuk. Tanah lempung dengan plastisitas yang tinggi juga akan sukar dibentuk sehingga perlu ditambahkan bahan-bahan yang lain.

b. Kemampuan Bentuk

Tanah lempung yang digunakan untuk membuat keramik, batu bata dan genteng harus memiliki kemampuan bentuk agar dapat berdiri tanpa mengalami perubahan bentuk baik pada waktu proses maupun setelah pembentukan. Tanah lempung dikatakan memiliki daya kerja apabila mempunyai plastisitas dan kemampuan bentuk yang baik sehingga mudah dibentuk dan tetap mempertahankan bentuknya.

c. Daya Suspensi

Daya suspensi adalah sifat yang memungkinkan suatu bahan tetap dalam cairan. Flokulan merupakan suatu zat yang akan menyebabkan butiran-butiran tanah lempung berkumpul menjadi butiran yang lebih besar dan cepat mengendap, contohnya: magnesium sulfat. Deflokulan merupakan suatu zat yang akan mempertinggi daya suspensi (menghablur) sehingga butiran-butiran tanah lempung tetap melayang, contohnya: waterglass/sodium silikat, dan sodium karbonat.

d. Penyusutan

Tanah lempung untuk mengalami dua kali penyusutan, yakni susut kering (setelah mengalami proses pengeringan) dan susut bakar (setelah mengalami proses pembakaran). Penyusutan terjadi karena menguapnya air selaput pada permukaan dan air pembentuk atau air mekanis sehingga butiran tanah lempung menjadi rapat. Susut bakar dapat dianggap sebagai susut keseluruhan dari tanah lempung sejak dibentuk, dikeringkan sampai dibakar. Persentase penyusutan yang dipersyaratkan untuk jenis tanah lempung sebaiknya antara 10 % - 15 %. Tanah lempung yang terlalu

plastis memiliki persentase penyusutan lebih dari 15 % sehingga mengalami resiko retak/pecah yang tinggi. Untuk mengatasinya dapat ditambahkan pasir halus.

e. Suhu Bakar

Suhu bakar berkaitan langsung dengan suhu kematangan, yaitu kondisi benda yang telah mencapai kematangan pada suhu tertentu secara tepat tanpa mengalami perubahan bentuk, sehingga dapat dikatakan tanah lempung tersebut memiliki kualitas kemampuan bakar. Dalam proses pembakaran tanah lempung akan mengalami proses perubahan (*ceramic change*) pada suhu sekitar 600°C , dengan hilangnya air pembentuk dari bahan benda.

f. Warna Bakar

Warna bakar tanah lempung dipengaruhi oleh zat/bahan yang terikat secara kimiawi pada kandungan tanah. Warna pada tanah lempung disebabkan oleh zat yang mengotorinya, warna abu-abu sampai hitam mengandung zat arang dan sisa-sisa tumbuhan, warna merah disebabkan oleh oksida besi (Fe).

g. Porositas

Porositas atau absorpsi adalah persentase penyerapan air oleh badan keramik atau batu bata. Persentase porositas ditentukan oleh jenis badan, kehalusan unsur badan, penambahan pasir, kepadatan dinding bahan, serta suhu bakarnya. Tanah lempung poros biasanya *fragile*, artinya pada bentuk-bentuk tertentu bila mendapatkan sentakan agak keras akan mudah

patah/pecah. Tanah lempung *earthenware* umumnya mempunyai porositas paling tinggi sekitar 5 % - 10 % bila dibandingkan dengan stoneware atau porselin.

h. Kekuatan Kering

Kekuatan kering merupakan sifat tanah liat yang setelah dibentuk dan kondisinya cukup kering mempunyai kekuatan yang stabil, tidak berubah bila diangkat untuk keperluan finishing, pengeringan serta penyusunan dalam pembakaran. Kekuatan kering dipengaruhi oleh kehalusan butiran, jumlah air pembentuk, pencampuran dengan bahan lain dan teknik pembentukan.

i. Struktur Tanah

Struktur tanah merupakan perbandingan besar butiran-butiran tanah dengan bentuk butiran-butiran tersebut. Sifat liat, susut kering dan kekuatan kering sangat tergantung dari struktur tanah liatnya. Struktur tanah liat dibedakan dalam dua golongan yaitu tanah liat sebagai struktur halus dan pasir sebagai struktur kasar.

j. *Slaking*

Slaking merupakan sifat tanah liat yaitu dapat hancur dalam air menjadi butiran-butiran halus dalam waktu tertentu pada suhu udara biasa. Makin kurang daya ikat tanah liat semakin cepat hancurnya. Sifat *slaking* ini berhubungan dengan pelunakan tanah liat dan penyimpanannya. Tanah liat yang keras membutuhkan waktu lama untuk hancur, sedangkan tanah liat yang lunak membutuhkan waktu lebih cepat.

2.6 Pengaruh Air

Air merupakan cairan jernih yang tidak berbau, tidak berwarna, serta mengandung hidrogen dan oksigen didalamnya yang sangat dekat dalam kehidupan kita sehari-hari.

Untuk pembuatan batu bata perlu bahan air, agar tanah liat mempunyai sifat plastis yang sangat diperlukan di dalam pembentukannya, yaitu pasir, bila susut bakar dan susut keringnya terlalu tinggi. Air yang digunakan untuk tujuan ini harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Air cukup banyak dan kontinyu sepanjang tahun. Kadar air untuk tanah liat kira-kira 30 %.
- b) Air harus tidak sadah tidak mengandung garam yang larut di dalam air, seperti garam dapur.

2.7 Cangkang Telur

Telur adalah salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan dan susu. Umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari jenis-jenis burung, seperti ayam, bebek, dan angsa. Akan tetapi telur-telur yang lebih kecil seperti telur ikan kadang juga digunakan sebagai campuran dalam hidangan (*kaviar*). Selain itu dikonsumsi pula juga telur yang berukuran besar seperti telur burung unta (*Kasuari*) ataupun sedang, misalnya telur penyu.

Cangkang telur atau kulit telur merupakan lapisan luar dari telur yang berfungsi melindungi semua bagian telur dari luka atau kerusakan.

Bila dilihat dengan mikroskop maka kulit telur terdiri dari empat lapisan yaitu:

1. Lapisan kutikula

Lapisan kutikula merupakan protein transparan yang melapisi permukaan kulit telur. Lapisan ini melapisi pori-pori pada kulit telur, tetapi sifatnya masih dapat dilalui gas sehingga keluarnya uap air dan gas CO₂ masih dapat terjadi.

2. Lapisan busa

Lapisan ini merupakan bagian terbesar dari lapisan kulit telur. Lapisan ini terdiri dari protein dan lapisan kapur yang terdiri dari kalsium karbonat, kalsium fosfat, magnesium karbonat dan magnesium fosfat.

3. Lapisan mamillary

Lapisan ini merupakan lapisan ketiga dari kulit telur yang terdiri dari lapisan yang berbentuk kerucut dengan penampang bulat atau lonjong. Lapisan ini sangat tipis dan terdiri dari anyaman protein dan mineral.

4. Lapisan membrane

Merupakan bagian lapisan kulit telur yang terdalam. Terdiri dari dua lapisan selaput yang menyelubungi seluruh isi telur. Tebalnya lebih kurang 65 mikron (Nasution, 1997).

2.8 Komposisi Cangkang Telur

Komposisi cangkang telur secara umum terdiri atas: air (1,6 %) dan bahan kering (98,4 %). Dari total bahan kering yang ada, dalam cangkang telur terkandung unsur mineral (95,1 %) dan protein (3,3 %). Berdasarkan komposisi mineral yang ada, maka cangkang telur tersusun atas kristal CaCO₃ (98,43 %);

MgCO_3 (0,84 %) dan $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ (0,75%) (Yuwanta, 2010). Beberapa jenis mineral penting yang menyusun cangkang telur seperti pada Tabel 2.3

Tabel 2.7. Berat absolut dan relatif dari mineral penyusun cangkang telur

Mineral	% dari berat total	g/berat total
Kalsium (Ca)	37,30	2,30
Magnesium (Mg)	0,38	0,02
Fosfor (P)	0,35	0,02
Karbonat (CO_3)	58,00	3,50
Mangan (Mn)	7	Ppm

Sumber : Yuwanta (2010)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1-28 Februari 2018 di Jalan Inspeksi Kanal, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, untuk proses pembuatannya dengan komposisi yang bervariasi sedangkan untuk proses pengujiannya di Laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan Kota Makassar.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan adalah:

3.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada ini penelitian, yaitu:

- a. Tempat cetak atau media pencetak sampel batu bata (berukuran panjang 5 cm, lebar 5 cm dan tinggi 5 cm).
- b. *Heraeus Furnace* (1000^0 C) atau biasa disebut tanur, berfungsi pembakar sampel batu bata.
- c. Timbangan analog (ketelitian 0,1 gram) berfungsi untuk mengukur massa sampel batu bata.
- d. Alat yang digunakan untuk menguji beban tekan sampel batu bata adalah alat uji kuat tekan *ELE Internasional* (Ketelitian 25 kg).

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

- a. Serbuk cangkang telur (telur bebek) sebanyak 1 kg.

- b. Tanah liat sebanyak 2,5 kg.
- c. Pasir sebanyak 1 kg.
- d. Air sebanyak 500 ml.

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

3.3.1 Pembuatan Serbuk Limbah Cangkang Telur

Cara pembuatan serbuk limbah cangkang telur yang akan dilakukan:


- a. Menyiapkan limbah cangkang telur sebanyak 1 kg.
- b. Membersihkan dari kotoran yang melengket dengan menggunakan air dan sabun.
- c. Selanjutnya menghancurkan limbah tersebut dengan menggunakan alat penumbuk tradisional (ulekan).
- d. Kemudian menghaluskan serbuk cangkang telur tersebut dengan menggunakan blender *dry will*.
- e. Memasukkan serbuk cangkang telur ke dalam oven selama ± 30 menit.
- f. Kemudian mengayak serbuk cangkang telur tersebut sampai pada ayakan 30 *mesh*.
- g. Menimbang serbuk yang sudah dihaluskan dengan menggunakan neraca digital sesuai komposisi yang ditetapkan sebelum dicampur dengan bahan lain.

3.3.2 Pembuatan Batu Bata

Cara pembuatan batu bata yang dilakukan:

- a. Menyiapkan alat dan bahan.

- b. Mencampurkan tanah, pasir dan air, kemudian melumat bahan sampai tercampur secara merata sesuai komposisi yang ditentukan seperti pada tabel 3.1.
- c. Apabila sudah tercampur secara merata, kemudian mencampurkannya dengan limbah serbuk cangkang telur sesuai komposisi yang sudah ditentukan seperti pada tabel 3.2.
- d. Masing-masing komposisi batu bata dibuat sebanyak 2 sampel, seperti diuraikan pada gambar 3.1.



Gambar 3.1 Model bahan sampel sesuai komposisi yang ditetapkan

Berikut komposisi bahan yang digunakan adalah seperti pada tabel 3.1:

Tabel 3.1 Komposisi bahan yang digunakan

Bahan	Komposisi (%)				
Limbah cangkang telur	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
Tanah liat	70 %	60 %	50 %	40 %	30 %
Pasir	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Air	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %


- e. Setelah itu menyimpannya di tempat media cetak (pencetak bahan sampel) dengan ukuran media cetak adalah 5,08 cm x 5,08 cm x 5,08 cm.
- f. Selanjutnya campuran batu bata tersebut siap dicetak, terlebih dahulu tempat cetakan diberikan oli agar campuran batu bata merah tidak melengket pada saat dikeluarkan dari tempat cetakan.
- g. Mengeringkan batu bata tersebut yang sudah dikeluarkan dari cetakan selama 1-2 hari di ruang terbuka (terkena sinar matahari).
- h. Memberi kode sampel pada bahan batu bata yang sudah dikeringkan.
- i. Selanjutnya batu bata merah tersebut siap dibakar di dalam tanur dengan suhu terkontrol 900°C selama $\pm 3,5$ jam. Sebelum pembakaran terlebih dahulu batu bata disimpan dalam oven dengan suhu 120°C selama 1 jam.
- j. Bahan yang telah dibakar selanjutnya siap diuji kuat tekan dan daya serap airnya sesuai dengan alat yang digunakan.

3.3.3 Tahap Pengujian

Langkah-langkah dalam pengujian dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyiapkan benda uji batu bata seperti pada gambar tersebut:

lebar = 5,08 cm



- b. Menentukan tingkat ketelitian pada alat uji kuat tekan sebelum digunakan.
- c. Mengukur dimensi panjang, lebar dan tinggi untuk masing-masing sampel yang akan diuji kuat tekannya menggunakan mistar ketelitian 0,1 cm.
- d. Meletakkan benda uji batu bata dengan kode sampel komposisi I pada alat uji kuat tekan.
- e. Menghubungkan alat dengan sumber arus melalui stabilizer volt.
- f. Menyalakan alat dengan menekan saklar pada kiri belakang alat utama.
- g. Menyalakan print dan hubungkan dengan alat utama.
- h. Setelah menyala, tekan *Menu*
- i. Setelah masuk ke menu utama *Select Sample*
- j. Untuk contoh kubus, tekan *Cube*
- k. Untuk contoh silinder beton, tekan *Cylinder Core*
- l. Kemudian pilih ukuran sesuai dengan ukuran contoh yang akan diuji dengan menekan *Next*
- m. Setelah memilih tekan *Back*
- n. Kemudian tekan *Main* untuk kembali ke menu utama.
- o. Tekan *Sample*
- p. Masukkan data identitas contoh dengan menekan reference *xxxxx*
- q. Masukkan data ukuran yang akurat sesuai dengan hasil pengukuran.
 - 1) *Height xxx*

- 2) *Width xxx*
 - 3) *Depth xxx*
- r. Setelah selesai memasukkan data ukuran kemudian tekan *Edit Next*
- s. Masukkan data bobot contoh sesuai dengan hasil penimbangan.
- 1) *Weight in air xxx*
 - 2) *Weight in water xxx*
 - 3) Setelah masukkan data *weight* tekan *Calc Density*
 - 4) *Sample density xxx*
 - 5) *Sample age (days) xxx*
- t. Setelah pengaturan selesai kemudian tekan *Back*
- u. Proses pengujian contoh
- v. Setelah menekan *Back* layar akan kembali pada menu utama dan atur tuas pada posisi 250 kN.
- w. Tekan *Run* untuk proses pengujian tekan.
- x. Setelah proses pengujian selesai dengan contoh yang ditekan telah retak maka hasil uji akan otomatis keluar dari printer.
- y. Mencatat data ke dalam tabel pengukuran seperti tabel 3.2.
- z. Mengulang kegiatan a sampai z dengan menggunakan bahan batu bata pada kode sampel komposisi yang berbeda.

Tabel 3.2. Hasil pengujian kuat tekan batu bata pada komposisi bervariasi
Ketelitian alat kuat tekan *ELE Internasional* = Kg

Kode sampel	Komposisi serbuk cangkang telur (%)	Beban tekan sampel (kg/cm ²)
Sampel 1	0
Sampel 2	10
Sampel 3	20
Sampel 4	30
Sampel 5	40

3.3.4 Tahap Perendaman

Pada penelitian ini tahap perendaman yang dilakukan untuk menghitung nilai daya serap air yaitu sebagai berikut:

1. Setelah batu bata dicetak dan didiamkan selama 3 hari kemudian dibakar dalam tanur pada suhu 900⁰ C selama ± 3,5 jam.
2. Mengukur massa batu bata sebelum direndam.
3. Selanjutnya melakukan perendaman batu bata dalam air selama 24 jam.
4. Setelah 24 jam, batu bata diukur kembali massa setelah direndam.
5. Menghitung nilai daya serap air yang dihasilkan.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

3.4.1 Analisis kuat tekan sampel

Untuk menghitung kuat tekan sampel diperlukan parameter terukur yaitu beban tekan (gaya tekan F) dan luas bidang sampel batu bata, A. Penentuan kuat tekan batu bata dapat digunakan dengan persamaan 2.1.

$$P = \frac{F}{A}$$

Setelah pengujian kuat tekan sampel maka selanjutnya dibandingkan nilai standar berdasarkan referensi atau standar nasional yang ditetapkan. Kekuatan tekan rata-rata batu bata dapat disesuaikan seperti pada tabel 2.1. yaitu kuat tekan dan koefisien variasi batu bata merah yang diizinkan (SNI 15-2094-2000).

3.4.2 Analisis daya serap air sampel

Penentuan daya serap air pada batu bata dapat diperoleh dari hasil pengukuran massa kering dan massa basah sampel yang masing-masing diukur menggunakan alat timbangan analog. Penentuan daya serap air pada sampel batu bata dapat dihitung seperti persamaan 2.3.


$$\text{Penyerapan air (PA)} = \frac{m_b - m_k}{m_k} \times 100 \%$$

3.4.3 Menghitung % perbedaan kuat tekan dan daya serap air

Setelah semua parameter dihitung, selanjutnya menghitung masing-masing % perbedaannya antara hasil perhitungan dengan nilai standar acuan yang digunakan sesuai dengan persamaan sebagai berikut:

$$\% \text{ perbedaan} = \frac{\text{Nilai}_{\text{standar}} - \text{Nilai}_{\text{hitung}}}{\text{Nilai}_{\text{hitung}}} \times 100 \% \quad (3.1)$$

3.5 Diagram Alir Penelitian



BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua fase yaitu fase pertama pembuatan bahan batu bata dan fase kedua pengujian nilai kuat tekan di laboratorium. Untuk fase pertama pembuatan batu bata dilakukan di Jalan Inpeksi Kanal, Kota Makassar sedangkan untuk pengujian parameter uji kuat tekan batu bata dilakukan di Laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan Kota Makassar. Proses pembuatan batu bata dilakukan pencampuran limbah serbuk cangkang telur (telur bebek) masuk dalam kategori telur khusus. Hal ini dilakukan pencampuran limbah tersebut bertujuan sebagai pengganti agregat kasar yaitu tanah liat. Komposisi yang digunakan bervariasi yaitu 0 % (tanpa serbuk cangkang telur), 10 %, 20 %, 30 % dan 40 % dengan perbandingan campuran tanah liat, pasir dan air, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan komposisinya seperti pada bab III tabel 3.1.

Model bahan sampel batu bata yang dibuat berbentuk kubus dengan ukuran dimensi panjang 5,08 cm, lebar 5,08 cm dan tinggi 5,08 cm. Berikut hasil model pembuatan sampel batu bata dengan komposisi yang bervariasi, yaitu:

Sampel yang dibuat terdiri dari 10 sampel. Setiap komposisi terdiri dari satu sampel yaitu 5 sampel untuk pengujian kuat tekan dan 5 sampel untuk pengukuran daya serap air, yang masing-masing sebelum dilakukan pengujiannya terlebih dahulu ditentukan massa jenisnya. Berikut hasil perhitungan parameter uji nilai kuat tekan dan daya serap air masing-masing diperoleh yaitu:



Gambar 4.1 Model pembuatan sampel batu bata

4.1.1 Analisis uji kuat tekan

Proses perhitungan kuat tekan bahan sampel batu bata diperlukan parameter hasil pengukuran yaitu luas bidang tekan dan beban tekan. Kedua parameter tersebut diukur dengan menggunakan alat yaitu untuk luas bidang tekan menggunakan mistar (panjang dan lebar) dan beban tekan menggunakan alat *ELE Internasional*. kedua parameter tersebut dapat diperoleh nilai kuat tekan berdasarkan persamaan 2.1. Berikut hasil pengujian kuat tekan yaitu dapat dilihat seperti pada tabel 4.1:


Tabel 4.1. Hasil uji kuat tekan batu bata
 Kuat tekan standar = $60 - 80 \text{ kg/cm}^2 = 6 - 8 \text{ N/mm}^2$

Kode sampel	Komposisi penambahan serbuk cangkang telur (%)	Kuat tekan batu bata secara perhitungan mesin penekan (P) dengan waktu pendiaman dan pengeringan selama 3 hari (kg/cm^2)	Persen perbedaan terhadap nilai standar (%)
Sampel 1	0	14,29	-76,18
Sampel 2	10	24,30	-59,05
Sampel 3	20	28,30	-52,83
Sampel 4	30	59,47	-0,88
Sampel 5	40	74,97	24,95

Sumber: (Data primer hasil pengujian di Laboratorium Balai Industri dan Hasil Perkebunan Kota Makassar, 2018)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas maka dapat diperoleh grafik pengaruh antara persentase campuran serbuk cangkang telur terhadap nilai kuat tekan batu bata yaitu sebagai berikut:

Grafik 4.1 Pengaruh campuran serbuk cangkang telur yang bervariasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batu bata



Hasil pengujian kuat tekan sampel batu bata dengan variasi campuran serbuk cangkang telur telah menunjukkan nilai yang layak pakai (sesuai untuk bangunan) dimana sampel 5 memenuhi syarat kualitas kuat tekan ditinjau dari standar yang telah ditetapkan yaitu SNI 15-2094-2000. Nilai yang diperoleh memenuhi kategori dalam kelas 60 berdasarkan standar SNI 15-2094-2000.

4.1.2 Analisis daya serap air batu bata

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan batu bata dalam menyerap air pada masing-masing variasi persentase serbuk cangkang telur dengan cara merendam pada suatu wadah yaitu baskom berisi air selama 24 jam. Penentuan daya serap air pada batu bata dapat diperoleh dari hasil pengukuran massa kering dan massa basah yang masing-masing diukur menggunakan alat timbangan analog. Berikut hasil perhitungan dosis serap air sesuai persamaan 2.1, yaitu:


Tabel 4.2. Hasil penentuan resapan air batu bata pada setiap komposisi

Massa (gram)	Hasil penentuan resapan air batu bata dengan komposisi serbuk cangkang telur yang bervariasi				
	0 %	10 %	20 %	30 %	40 %
$m_{\text{kering}} (a)$	157.2	146.1	138.4	132.3	131.7
$m_{\text{basah}} (b)$	175.2	174.6	169.1	157.2	149.6
Penyerapan air secara perhitungan (%)	11.45	19.50	22.18	18.82	13.59
Penyerapan sesuai SNI 15 – 2094 – 2000	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20	≤ 20
% perbedaan	42.75	2.5	-10.9	5.9	32.5

Sumber: (Data primer, 2018)

Dari tabel 4.2 di atas dapat diperoleh suatu grafik pengaruh persentase komposisi serbuk cangkang telur terhadap nilai daya serapan air, yaitu:

Grafik 4.2 Hubungan persentase komposisi serbuk cangkang telur dengan nilai penyerapan air



Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.2 di atas, hasil pengujian resapan air pada batu bata menunjukkan bahwa daya resapan air batu bata lebih kecil dari 20 % ini menandakan bahwa batu bata layak pakai.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu pengujian kuat tekan dan daya serap air pada bahan sampel batu bata dengan komposisi serbuk cangkang telur pada sampel seperti yang terlihat di tabel 3.1. Material yang digunakan dalam pembuatan batu bata ini yaitu tanah liat, pasir, air dan tambahan serbuk cangkang telur yang bervariasi komposisinya. Setelah pembuatan batu bata dicetak kemudian dikeringkan sampai batu bata kering selama tiga hari kemudian

dibakar di dalam tanur pada suhu 900°C selama $\pm 3,5$ jam. Untuk pengujian serapan air batu bata direndam dalam air selama 24 jam.

Hasil pengujian kuat tekan bata dengan persentase variasi campuran serbuk cangkang telur dapat meningkatkan nilai kuat tekan batu bata yang ada. Berdasarkan tabel 4.1 dan grafik 4.1, terlihat bahwa sampel 5 memiliki nilai kuat tekan yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena serbuk cangkang telur pada komposisi tersebut telah memiliki kemampuan untuk mengikat partikel serta mengisi rongga pori tanah secara maksimum. pada sampel 1, 2, 3 dan 4 mengalami peningkatan akan tetapi peningkatannya yang signifikan belum mencapai nilai standar kuat tekan batu bata. Artinya bahwa senyawa pada serbuk cangkang telur di keempat komposisi tersebut dapat mengikat senyawa kimia yang terdapat pada partikel tanah berbutir dan mengisi ruang-ruang diantara partikel tanah tersebut dan serbuk cangkang telur juga mengandung silika yang tinggi. Hal inilah yang berpengaruh terhadap nilai kuat tekannya.

Pada sampel 5 merupakan komposisi yang paling tinggi nilai uji kuat tekannya, hal ini disebabkan karena tanah liat dan silika (SiO) yang terkandung pada serbuk cangkang telur dalam sampel 5 bereaksi pada saat pembakaran sehingga memperkuat pasir dan agregat membentuk ikatan yang sempurna. Tetapi pada sampel 1, 2, 3 dan 4 meskipun mengalami peningkatan tetapi tidak sempurna ikatannya atau campurannya tidak merata dalam sampel sehingga daya ikatnyapun kurang. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa komposisi cangkang telur yang tinggi dalam sampel batu bata meningkatkan kekuatan ikatan di seluruh bagian sampel sehingga tidak mudah retak apabila di deformasi oleh suatu gaya.

Pengujian daya serap air ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan air yang dipengaruhi oleh pori atau rongga udara yang terdapat pada material batu bata setelah masa pembakaran. Semakin besar ruang pori yang terkandung dalam material batu bata, semakin besar pula tingkat penyerapan air, sehingga ketahanan batu bata akan berkurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kerapatan atau tingkat kepadatan material batu bata. Meskipun cangkang telur yang di dalam sampel mengalami peningkatan, selama belum mencapai nilai standard kuat tekan maka batu bata itu tetap rapuh karena apabila kuat tekannya sudah mencapai standard otomatis kerapatannya sudah baik dan sulit untuk diresapi oleh air. Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.2 dapat dilihat bahwa pada komposisi sampel 1 sampai sampel 3 serapan air semakin meningkat, akan tetapi mengalami penurunan pada sampel 4 hingga sampel 5 seiring dengan meningkatnya kuat tekan batu bata. Titik penurunan di sampel 3 disebabkan oleh pembakaran yang tidak sempurna dan merata pada sampel 3.

Berdasarkan parameter yang diuji yaitu kuat tekan dan daya serap maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan penambahan agregat limbah cangkang telur pada pembuatan batu bata untuk komposisi 10 %, 20 %, 30 % dan 40 % dengan perbandingan campuran tanah liat, pasir, dan air telah menghasilkan nilai yang sesuai dengan standard berdasarkan SNI 15-2094-2000. Oleh karena itu, diperlukan parameter uji untuk mengetahui kualitas batu bata pada komposisi yang digunakan pada penelitian ini. Direkomendasikan kepada masyarakat bahwa berdasarkan hasil penelitian ini dapat diuraikan bahwa dengan menggunakan agregat limbah cangkang telur hal ini dapat dikembangkan untuk penelitian

berikutnya. Khusus kepada pihak pembuat (pengusaha) pembuatan batu bata hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk pembuatan batu bata sesuai dengan kebutuhan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap hasil uji batu bata dengan material tambahan serbuk cangkang telur, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penambahan agregat serbuk limbah cangkang telur dapat menaikkan nilai kuat tekan batu bata dengan nilai kuat tekan sampel 1 (tanpa komposisi serbuk cangkang telur) yaitu $14,29 \text{ kgf/cm}^2$, sampel 2 yaitu $24,30 \text{ kgf/cm}^2$, sampel 3 yaitu $28,30 \text{ kgf/cm}^2$, sampel 4 yaitu $59,47 \text{ kgf/cm}^2$, dan sampel 5 yaitu $74,97 \text{ kgf/cm}^2$ (sesuai kategori kelas 60 menurut SNI 15-2094-2000).
- b. Penambahan serbuk limbah cangkang telur dapat mempengaruhi daya serap air batu bata dengan nilai daya serap air sampel 1 (tanpa komposisi serbuk cangkang telur) yaitu 11,45 %, sampel 2 yaitu 19,50 %, sampel 3 yaitu 22,18 %, sampel 4 yaitu 18,82 %, dan sampel 5 yaitu 13,59 %. Kelima sampel ini memenuhi syarat kecuali sampel 3.
- c. Komposisi sampel yang memenuhi syarat adalah sampel 5 dengan komposisi 40 % serbuk cangkang telur dengan nilai kuat tekan $74,97 \text{ kg/cm}^2$ lebih besar daripada nilai standar kuat tekan batu bata yaitu 60 kg/cm^2 dan daya serap airnya 13,59 % lebih baik daripada nilai standar daya serap air yaitu 20 %.

5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

- a. Dalam pembuatan adonan batu bata sebaiknya didiamkan 1 hari untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
- b. Sebelum pembuatan batu bata sebaiknya terlebih dahulu menguji kandungan tanah yang akan digunakan sebagai bahan campuran, sehingga dapat diketahui apakah ada campuran lain atau tidak ada.
- c. Sebaiknya pendiaman batu bata dilakukan secara bervariasi misalnya 7 hari, 14 hari dan 28 hari, agar dapat diketahui apakah faktor waktu dapat mempengaruhi nilai kuat tekan dan daya serap air.
- d. Sebaiknya dalam proses perendaman terlebih dahulu volume air dihitung.
- e. Pada penelitian ini digunakan suhu pembakaran dalam tanur 900°C , oleh karena itu dapat disarankan dengan menggunakan proses pembakaran yang bervariasi untuk melihat karakteristik bahan batu bata pada saat pengujian parameter yang ditentukan.
- f. Sebaiknya dalam pembuatan serbuk cangkang telur dilakukan variasi ayakan untuk mengetahui perbedaan kuat tekan dan daya serap air batu bata.
- g. Dalam penelitian ini disarankan dapat menggunakan cangkang telur yang berbeda, karena setiap telur atau cangkang telur memiliki kandungan silika berbeda.
- h. Untuk penelitian yang lebih maksimal sebaiknya dilakukan variasi komposisi yang lebih variasi seperti, 15 %, 30 %, 45 %, 60 %, dan 75 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Wahyuni Ardi, S.Si., 2016. *Uji Kuat Tekan, Daya Serap Air dan Densitas Material Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah Botol Kaca*. Skripsi. Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bowles, J. 1984. *Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah)*. Jakarta. Erlangga.
- Bowles, J. 1991. *Sifat-Sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah)*. Jakarta. Edisi Kedua. Erlangga.
- Craig, R.F. 1991. *Mekanika Tanah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Daryanto. 1994. *Pengetahuan Teknik Bangunan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Das, Braja. M. 1995. *Mekanika Tanah*. (Prinsip-Prinsip Rekayasa Geoteknis). Jakarta. Jilid II. Erlangga.
- Fernanda Aldy, dkk. 2012. *Studi Kekuatan Pasangan Batu Bata Pasca Pembakaran Menggunakan Bahan Additive Zeolit*. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung.
- Handayani, 2010. *Kualitas Batu Bata Merah dengan Penambahan Serbuk Gergaji*, Jurnal Teknik dan Perencanaan Volume 1, No.12. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Handoko, Didik. 2013. *Studi Kekuatan Pasangan Batu Bata Pasca Pembakaran Menggunakan Tanah Lempung dan Zat Addictive Abu Sekam Padi*. Universitas Lampung. Lampung.
- Huda, Miftakhul, dkk. *Pengaruh Temperatur Pembakaran dan Penambahan Abu Terhadap Kualitas Batu Bata*. *Neutrino* 4, no2 (2012): h.142-152.
- Hardiyatmo, Hary Christady. 1999. *Mekanika Tanah I*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hartono. 1987. *Perkiraan Perubahan Tanah Lempung Setelah Proses Pembakaran*. Bandung.
- Indra, A. 2012. *Kuat Tekan (Compression Streight) Komposisi Lempung/Pasir Pada Aplikasi Bata Merah Daerah Payakumbuh Sumbar*. Jurnal Teknik Mesin Vol.1, No.2. april 2012, Institut Teknologi Padang.
- Jamila. 2014. *Pemanfaatan Cangkang Telur, Modul Mata Kuliah Teknologi Pengolahan Limbah Dan Sisa Hasil Ternak*.

- Katsir, Ibnu. 2001. *Tafsir Ibn Katsir*, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung. Sinar Baru Algesindo.
- Katsir, Ibnu. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. H.Salim Bahreisy, Surabaya. PT. Bina Ilmu. 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta. Penerbit Shafa Media.
- Pramono, Susatyo Adi, dkk. *Sampah Sebagai Bahan Baku Pembuatan Batu Bata. SEMNAS ENTREPRENEURSHIP* tanpa volume (2014): h. 275-294
- P.U. 2000. *SNI 15-2094-2000 Tentang Bata Merah Pejal*. Jakarta : Pekerjaan Umum.
- Siregar, N. 2010. *Tanah Liat Pada Pembuatan Batu Bata*. Skripsi Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Suwardono. 2002. *Mengenal Pembuatan Bata, Genteng Berglasir*. Bandung. VC, Yrama Widya.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta. Lentera Hati.
- Siska, Merry, dkk. *Analisa Posisi Kerja pada Proses Pencetakan Batu Bata Menggunakan Metode Niosh. Ilmiah Teknik Industri* 11, no.1 (2012): h: 61-70.
- Tipler, A. P. (1991). *Physics for Scientists and Engineers, Third Edition* (terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Van Vlack, Lawrence. H. 2004. *Elemen-Elemen Ilmu dan Rekayasa Material*. Jakarta. Erlangga.
- Verhoef, P.N.W. 1994. *Geologi Untuk Teknik Sipil*. Jakarta. Erlangga.
- Wesley, L. 1997. *Mekanika Tanah*. Badan Penerbitan Pekerjaan Umum. Jakarta.
- Wulandari, Feny Indrarini. 2011. *Pengaruh Penambahan Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona Grandits L.f), Pada Paduan Tanah Liat dan Abu Sampah Terhadap Kualitas Batu Bata Merah di Kabupaten Karanganyar*. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Surakarta.
- Yuwanta, T. 2010. *Telur dan Kualitas Telur*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Makassar Sulawesi Selatan pada tanggal 30 Juli 1995, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Harto Palayuk,S.Sos., dengan Nurhasnah,S.P., penulis mengawali pendidikannya dari SD Integral Al-Bayan Kota Makassar hingga tahun 2007. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama dari tahun 2007 hingga tahun 2009 dan setelah mendapatkan ijazah dari SMP Negeri 35 Kota Makassar penulis kembali melanjutkan pendidikan ke bangku sekolah menengah atas dan menamatkan pendidikannya pada tahun 2013 yang merupakan lulusan dari SMK Negeri Tapango Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Melalui jalur SPAN-PTKIN tahun 2013. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi intra maupun ekstra kampus. Penulis aktif sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fisika periode 2015 dan aktif pula sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sains dan Teknologi periode 2016 dan diberi amanah sebagai wakil ketua II pada tahun itu. Selain itu juga aktif sebagai anggota UKM Olahraga pada periode 2013-2015.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a green emblem with a central yellow shield. The shield contains a white crescent moon and a star, with Arabic calligraphy above it. The emblem is set against a background of a stylized green archway.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN I

DATA PENGUKURAN UJI KUAT TEKAN BATU BATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

I P.O

Operating Mode	-	Mode 1 Compression
Date	-	13/02/18
Time	-	10:56:56
Serial Number	-	1883-5-1289
Sample Reference	-	485
Sample Type	-	Cube
Sample Units	-	Metric
Sample Age	-	
Maximum Load	-	368.73kgf ✓
Pace Rate	-	142.76kgf/sec
Stress	-	14.29kgs/cm ²
Sample Height	-	5.08cm ✓
Sample Width	-	5.08cm ✓
Sample Depth	-	5.08cm
Weight in Air	-	157.20g
Weight in Water	-	147.20g
Sample Density	-	15.72g/cm ³

⇒ P1.

Operating Mode	-	Mode 1 Compression
Date	-	13/02/19
Time	-	11:04:13
Serial Number	-	1883-5-1289
Sample Reference	-	486
Sample Type	-	Cube
Sample Units	-	Metric
Sample Age	-	
Maximum Load	-	627.13kgf ✓
Pace Rate	-	142.76kgf/sec
Stress	-	24.30kgs/cm ² ✓
Sample Height	-	5.08cm ✓
Sample Width	-	5.08cm ✓
Sample Depth	-	5.08cm
Weight in Air	-	146.10g
Weight in Water	-	136.10g
Sample Density	-	14.61g/cm ³

III P2

Operating Mode	-	Mode 1 Compression
Date	-	13/02/18
Time	-	11:14:30
Serial Number	-	1883-5-1289
Sample Reference	-	487
Sample Type	-	Cube
Sample Units	-	Metric
Sample Age	-	
Maximum Load	-	730.32kgf ✓
Pace Rate	-	142.76kgf/sec
Stress	-	28.30kgs/cm ² ✓
Sample Height	-	5.08cm
Sample Width	-	5.08cm
Sample Depth	-	5.08cm
Weight in Air	-	138.40g
Weight in Water	-	128.40g
Sample Density	-	13.84g/cm ³

IV P3

Operating Mode	-	Mode 1 Compression
Date	-	13/02/18
Time	-	11:19:45
Serial Number	-	1883-5-1289
Sample Reference	-	488
Sample Type	-	Cube
Sample Units	-	Metric
Sample Age	-	
Maximum Load	-	1534.77kgf ✓
Pace Rate	-	142.76kgf/sec
Stress	-	59.47kgs/cm ² ✓
Sample Height	-	5.08cm
Sample Width	-	5.08cm
Sample Depth	-	5.08cm
Weight in Air	-	132.30g
Weight in Water	-	132.30g
Sample Density	-	13.23g/cm ³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

V Poly.

Operating Mode - Mode 1 Compression
Date - 13/02/18
Time - 11:27:23
Serial Number - 1883-5-1289
Sample Reference - 489
Sample Type - Cube
Sample Units - Metric
Sample Age -
Maximum Load - 1934.71kgf
Pace Rate - 142.76kgf/sec
Stress - 74.97kgs/cm²
Sample Height - 5.08cm
Sample Width - 5.08cm
Sample Depth - 5.08cm
Weight in Air - 131.70g
Weight in Water - 121.70g
Sample Density - 13.17g/cm³

MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

LAMPIRAN 2

**STANDAR SNI YANG DIGUNAKAN
UNTUK PARAMETER KUAT TEKAN
DAN DAYA SERAP AIR**

Kuat tekan batu bata : SNI 15-2094-2000

Mutu Bata Merah	Kuat Tekan Rata-Rata	
	Kgf/cm²	N/mm²
Tingkat I (satu)	Lebih besar dari 100	>10
Tingkat II (dua)	100 – 80	10 – 8
Tingkat III (tiga)	80 – 60	8 – 6

(Sumber: SNI 15-2094-2000)

Daya serap air : SII-2094-2000, daya serap air kurang dari 20 %
(Setyanto dkk, 2015).



LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI FOTO PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Fase Pembuatan Sampel

1. Proses penyiapan limbah cangkang telur



Gambar L1: Proses penyiapan limbah cangkang telur

2. Proses penghalusan cangkang telur menggunakan blender dry will



Gambar L2: Proses penghalusan cangkang telur

3. Proses pengadukan serbuk cangkang telur



Gambar L3: Proses pengadukan serbuk cangkang telur

4. Proses pemasukan serbuk cangkang telur ke dalam oven



Gambar L4: Proses pemasukan cangkang telur ke dalam oven

5. Proses pengayakan serbuk cangkang telur



Gambar L5: Proses pengayakan serbuk cangkang telur

6. Proses penimbangan tanah liat



Gambar L6: Proses penimbangan tanah liat

7. Proses penyiapan pasir



Gambar L7: Proses penyiapan pasir

8. Proses pengukuran air



Gambar L8: Proses pengukuran air

9. Proses perhitungan nilai komposisi yang akan digunakan



Gambar L9: Proses perhitungan nilai komposisi

10. Proses pencampuran bahan dan pelumatan



Gambar L10: Proses pencampuran bahan dan pelumatan

11. Proses pencetakan



Gambar L11: Proses pencetakan

12. Proses pengeringan



Gambar L12: Proses pengeringan selama 24 jam

13. Proses pemanasan sebelum pembakaran



Gambar L13: Proses pemanasan sebelum pembakaran selama 1 jam

14. Proses pembakaran



Gambar L14: Proses pembakaran dalam tanur dengan suhu 900°


B. Fase Pengujian

1. Proses pengujian kuat tekan



Gambar L15: Proses pengujian kuat tekan

2. Hasil penunjukkan skala beban tekan pada setiap sampel



Sampel 1 = 14.29 kg



Sampel 2 = 24.30 kg



Sampel 3 = 28.30 kg



Sampel 5 = 74.97 kg

Gambar L16: Proses pengamatan nilai beban kuat tekan

3. Hasil pendiaman batu bata selama 3 hari



Gambar L17: Proses pengamatan batu bata setelah pengujian selama 3 hari

4. Hasil perendaman batu bata selama 24 jam



Gambar L18: Proses perendaman batu bata selama 24 jam

5. Proses penyaringan batu bata setelah direndam



Gambar L19: Proses penyaringan batu bata setelah direndam

LAMPIRAN 4

DOKUMENTASI PERSURATAN MELAKUKAN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 705/Un.6/FST/PP.00.9/01/2018

Makassar, 28 Januari 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala BPKMD Prov. Sulawesi Selatan

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Muhammad umar
NIM	: 60400113028
Semester	: IX
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D. 2. Muh.Said L, S.Si., M.Pd.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "**Uji Kuat Tekan dan Daya Serap Air Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur**".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di "**Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan Makassar**".

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 19933 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 782/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan
Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor : 205/Un.06/FST/PP.00.9/01/2018 tanggal 18 Januari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : MUHAMMAD UMAR
Nomor Pokok : 60400113028
Program Studi : Fisika
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" UJI KUAT TEKAN DAN DAYA SERAP AIR BATU BATA DENGAN PENAMBAHAN AGREGAT LIMBAH CANGKANG TELUR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Januari s/d 28 Februari 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 25 Januari 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE, MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Terselusan YB:
1. Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Bertinggal

SMA/PTSP 25-01-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbpmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222



LAMPIRAN 5

**DOKUMENTASI SURAT KEPUTUSAN
PEMBIMBINGAN**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2197 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan Fisika Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **MUHAMMAD UMAR** NIM : 60400113028 tertanggal **19 October 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Uji Kuat Tekan dan Daya Serap Alir Batu Bata Dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.** sebagai Pembimbing Pertama,
2. **Muh. Said L, S.Si., M.Pd.** sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 19 October 2017



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19591205 199303 1 001

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara:

Nama : Muhammad Umar

Nim : 60400113028

Judul Skripsi : Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batu Bata Dengan
Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 17 Oktober 2017

Dosen Pembimbing I



Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19810921200604 2 003

Dosen Pembimbing II



Muh. Sa'id L. S.Si., M.Pd.
NIP. 198309042009121 005



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 858720, Fax. (0411) 864923
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Remangpolong Gowa ☎ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221406

Nomor: 6743 /Un.06/FST/PP 00 9/10/2017 Samata Gowa, 05 Oktober 2017
Sifat: Penting
Lamp: -
Hal: Undangan Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa

Nama : **Muhammad Umar**
NIM : 60400113028
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : "Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Beta Dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin/13 November 2017**
Waktu : 10.00-11.00 Wita
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19661205 199303 1 001

Tembusan
Mahasiswa Ybs.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2231 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Muhammad Umar NIM 60400113028 tertanggal 23 Oktober 2017, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama,
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar,
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Ihsan, S.Pd., M.Si
Sekretaris : Rahmaniah, S.Si., M.Si.
Anggota Penguji : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
: Muh. Said L, S. Si., M. Pd.
: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.
: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.Hi.
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 23 Oktober 2017



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR HASIL SKRIPSI

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Umar

Nim : 60400113028

Judul Skripsi : Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batu Bata Dengan
Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, Juli 2018

Dosen Pembimbing I



Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19810927 100604 2 003

Dosen Pembimbing II



Muh. Sald L. S.Si., M.Pd.
NIP. 19830904 200912 1 005



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Pomang Polong-Gowa Telp. 1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : **2857**/Un 6/FST/PP.00.9/07/2018 Samata Gowa, **24** Juli 2018
Sitat : Penting
Lamp :-
Hal : **Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi**

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:


Nama : MUHAMMAD UMAR
NIM : 60400113028
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : Uji Kuat Tekan dan Dayat Serap Air Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/27 Juli 2018
Waktu : ~~09.00-10.00~~ 00 Wita
Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Tembusan :
Mahasiswa ybs





UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1486 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **MUHAMMAD UMAR, NIM 60400113028**, tertanggal 20 Juli 2017, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Sekretaris : Rahmanlah, S. Si., M.Si
Pembimbing 1 : Sahara,S.Si., M.Sc.,Ph.D.
Pembimbing 2 : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.
Penguji 1 : Sri Zelviani,S.Si., M.Sc.
Penguji 2 : Dr.M.Thahir Maloko, M.Hi.
Pelaksana : Hapsah,S.T.
- Kedua : 1. Panitia berugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab



Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 20 Juli 2017

Dekan

Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.
NIP. 1969/205 199303 1 001

SURAT PERSETUJUAN SEMINAR MUNAQASYAH

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Umar

Nim : 60400113028

Judul Skripsi : Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batu Bata Dengan
Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi untuk diseminarkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Samata, Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Sahara, S.Si.,M.Sc.Ph.D.
NIP. 19810927200604 2 003

Dosen Pembimbing II



Muh. Said L. S.Si.,M.Pd.
NIP. 19830904 200912 1 005



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No 63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No 36, Romang Palang-Gowa telp. 1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 337/Un 6/FST/PP.00.9/08/2018

Samata Gowa, 14 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekretaris
3. Para Penguji
4. Para Pembimbing
5. Pelaksana

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : MUHAMMAD UMAR

Nim : 60400113028

Jurusan : FISIKA

Judul Skripsi : Uji Kuat Tekan dan Daya Serat Air Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/15 Agustus 2018

Waktu : 13.00-14.00 Wita

Tempat : Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

Kepada :

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan

alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

.....2018
Penguji/ Pembimbing,



UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :1874 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **MUHAMMAD UMAR**
NIM : **60400113028**
Tanggal : **09 Agustus 2018**
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " Uji Kuat Tekan dan Daya Serat Air Batu Bata dengan Penambahan Agregat Limbah Cangkang Telur"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : **Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**
Sekertaris : **Ihsan, S.Pd.,M.Si.**
Pembimbing 1 : **Sahara,S.Si., M.Sc.Ph.D.**
Pembimbing 2 : **Muh.Said L, S.Si., M.Pd.**
Penguji 1 : **Sri Zelviani,S.Si., M.Sc.**
Penguji 2 : **Dr.M.Thahir Maloko, M.Hl.**
Pelaksana : **Hapsah, S.T.**
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 09 Agustus 2018



Dekan
Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



UIN ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1586 TAHUN 2018
TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : MUHAMMAD UMAR, NIM: 60400113028
Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
Sekertaris : Nurman Najib,S.Ag., M.M.
Penguji 1 : Dr.M.Thahir Maloko, M.HI.
Penguji 2 : Sahara, S.SI., M.Sc., Ph.D.
Penguji 3 : Muh.Sald L,S.SI., M.Pd.
Pelaksana : Hapsah,S.T.

2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 27 Juli 2018

Dekan
Kuasa Nomor : B.3017 /Un.06/FST/Kp.07.6/07/2018
Tanggal 30 Juli 2018



Dr. J. Andi Suarda, M.Si.
NIP. 19630324 199403 1 001



JURUSAN FISIKA

Kantor: Kampus II Jl. Sultan Alauddin No. 36 Samata, Gowa

KARTU KONSULTASI

Nama : Muhammad Umar
 NIM : 6040113028
 Program Studi : Fisika
 Jenjang : S1
 Judul Tugas Akhir : Uji Kuat Tekan dan daya serap air batu bata dengan penambahan agregat limbah cangkang telur
 Pembimbing I : Sahara, S.Ji, M.Sc, Ph.d
 Pembimbing II : ~~.....~~ Muh. Sa'id L. S.Ji, M.Pd

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II
1.	31/03/2017	- Pelajari jurnal - judul - persiapkan power point		
2.	2/02/2017	- Batu bata merah - Cangkang telur		
3.	7/02/2017	- Selesaikan proposal		
	9/3/2017	- Hindari Plagiasi - Latar Belakang (revisi) - Daftar pustaka - Manfaat Penelitian lebih spesifik		
	4/8/2017	- Latar belakang - Bagian awal - Daftar pustaka - Hindari plagiasi		

DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIP

HARI/TGL UJIAN : ..Senin / 06 Agustus 2018.....
MATA KULIAH : ..Mekanika.....

NO	NAMA/NIM	JURUSAN	NILAI		KET
			HURUF	ANGKA	
1.	Muhammad Umar 602100113028	FISKA	A	4	MWS

Makassar, 6-8-2018

PENGUJI


Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
.....

DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIP

HARI/TGL UJIAN : Selasa / 07 Agustus 2018
MATA KULIAH : Material

NO	NAMA/NIM	JURUSAN	NILAI		KET
			HURUF	ANGKA	
L.	Muhammad Umat 60400113038	FISIFA	B	65	72

Makassar, 9/8/18

PENGUJI



(.....)

Muh. Jaid L, S.Si, M.Pd.

DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIP

HARI/TGL UJIAN : Rabu / 08 Agustus 2018
MATA KULIAH : Sejarah Islamiyah

NO	NAMA/NIM	JURUSAN	NILAI		KET
			HURUF	ANGKA	
1.	Muhammad Umar 60200112020	FISIKA	B	(3/4)	L

Makassar,

PENGUJI

(.....)

Dr. M. Hakim Maloto, M.Hi.