STUDI FISIS DAYA ABSORPSI, REFLEKSI DAN TRANSMISI BERBAGAI KACA FILM



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana (S.Si)

Jurusan Fisika Pada Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh

UNIV Sri Cahya Kurniawaty A GERI



JURUSAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRPISI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassa

Makassar, 13 Januari 2017

Penyusun

Sri Cahya Kurniawaty Awing

Nim. 60400112027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Studi Fisis Daya Absorpsi, Refleksi, Transmisi Berbagai Kaca Film" yang disusun oleh Sri Cahya Kurniawaty Awing, NIM: 60400112027, mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 13 Januari 2017 M yang bertepatan dengan 14 Rabi'ul Akhir 1438 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 13 Januari 2017 M 14 Rabi'ul Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

Sekertaris I : Ihsan, S.Pd., M.Si.

Munaqisy I : Hernawati, S.Pd., M.Pfis,

Munaqisy II : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc. (...

Munaqisy III : Dr. Aan Parhani, Lc., M.Ag.

Pembimbing I : Iswadi, S.Pd., M.Si.

UNIVERSITAS ISL

Pembimbing II : Rahmaniah, S.Si., M.Si.

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menghantarkan segala apa yang ada dimuka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Fisis Daya Absorpsi, Refleksi, Transmisi Dari Berbagai Kaca Film" sebagai salah satu persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana S-1 pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi sangat banyak hambatan yang dihadapi penulis, akan tetapi, berkat doa, kerja keras, serta bantuan dari berbagai pihak hingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis merasa sangat bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu dan tenaga una terselesaikan-nya skripsi ini.

Terima kasih penulis hanturkan dengan setulus hati dan kerendahan hati kepada kedua orang tua tercinta Bapak Sahabuddin Awing dan Ibu Warisa Brahima yang senantiasa tiada hentinya mendoakan dan memberikan motivasi serta dukungan baik moril maupun materi dengan penuh keikhlasan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi starata satu dengan sebagaimana mestinya.

Rasa syukur dan Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak **Iswadi** ., **S.Pd., M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Rahmaniah S.Si., M.Si** selaku pembimbing II, dengan segala ketulusan hati membimbing, bahkan telah banyak memberikan bantuan kepada penulis baik berupa arahan, nasehat dan semangat dalam menghadapi berbagai macam kendala dan tantangan dalam penyusunan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbgai pihak, maka dari itu tidak lupa penulis menyampaikan banyak teria kasih kepada:

- 1. Kepada Nenek Bainang dan Alm. Kakek Muh. Tompo yang selama ini membesarkan, menjaga semasa kecil hingga saat ini, dan terima kasih telah memberikan motivasi ,doa selama ini dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 2. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
- 3. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III, serta seluruh staf administrasi yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada kami selama masa pendidikan.

- 4. Ibu **Sahara, S.Si, M.Sc, P.hD** sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, memberikan motivasi maupun semangat.
- 5. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekertaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknolog yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, yang memberikan kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 6. Ibu Hernawati., S.Pd., M.Pfis, Ayusari Wahyuni., S.Si., M.Sc dan Dr. Aan Parhani Lc., M.Ag selaku penguji I, penguji II dan penguji III yang senantiasa memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
- 7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- 8. Bapak **Dr. H. Kurdi Amin, MA** atas semua bantuan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 9. Segenap Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, terima kasih banyak atas semua bantuannya.
- 10. Kepada kakak-kakak Laboran Fisika Bapak Hadiningsih, SE., Abdul Mun'im, ST., Muhtar, ST., Ahmad Yani S.Si, yang senantiasa membantu penulis apabila ada kesulitan.
- Kepada keluarga besar Kaharuddin. S.Pd dg. Situju , Drs. Syarifuddin,
 M.M dg. ngewa, Hermanto S.ST., M.Kes dg. sibali, Kopral Rahman

- dg. Sijaya, Yulianti dg. Kanang, Nurhayati dg. Somba, Sri Galuh Merdeka AW., AMR, Irawati S.pd, Suryani Mardjun yang selama membantu pada saat penelitian dan senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 12. Kepada **sepupu Ainun Jariah Syarif dan sepupu lainnya** yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 13. Kepada sahabat sebagai tempat berbagi suka dan duka penulis selama proses penyelesaiaan skripsi ini terlaksana: Wahdayuni, Niswa, Suratmi, Amir Rahman, Azmil, Dewi Ratna Mayang Sari, Rahmatullah, Andi Saputra, Muhammad Tahir, Fitriani, Nurmiati, Acis yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini serta
- 14. Kepada, kakak senior angkatan 2011 terutama kak **Tahir S.Si**, **Nuhlis S.Si**, **Wahyudi S.Si**, **Rianita S.Si**, **Darmawan S.Si** atas semua bantuan **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**dan masukannya selama proses penyelesaian skripsi ini.
- **15.** Teman-teman Angkatan 2012 (Radiasi) yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis.
- 16. Kepada Mustar Amd. Kep yang telah banyak dalam membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
- Kepada teman-teman KKN, Rezki Amalia Dahlan, Maria Ulva, Rohani
 S.E, Haslinda Nurasiah S.E, Asrul, Legi Syam Surya,

Nurhadishadiqin, **Dian Pratiwi**, **Arif M** yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

18. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan. Dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat terbatasnya kemampuan penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua orang yang membacanya. Amin ya Robbal alamin,

Gowa, 31 Maret 2016

Penulis,

Sri Cahya Kurniawaty Awing

NIM. 604001112027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR TABLE	xiii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
M A K A S S A R 1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Penelitian	4
TINJAUAN PUSTAKA	
II. 1 Kaca Film	5
II. 2 Fungsi Atau Manfaat Dari Penggunaan Kaca Film	9

II. 3 Jenis Kaca Pada Bangunan Gedung	14
II. 4 Luxmeter	18
II. 5 Kalor	19
II. 6 Absorpsi	20
II. 7 Refleksi	21
II. 8 Transmisi	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
III. 1 Waktu Dan Tempat Penelitian	25
III. 2 Alat Dan Bahan	25
III. 3 Prosedur Penelitian	27
III. 4 Tabel Penelitian	30
III. 5 Diagram Alir	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	
IV. 1 Pendataan Kaca Film	42
IV. 2 Hasil Penelitian	43
BAB V PENUTUP M A K A S S A R	
V. 1 Kesimpulan	73
V. 2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
RIWAVAT HIDIJP	76

ABSTRAK

Nama : Sri Cahya Kurniawaty Awing

Nim : 60400112027

Judul Skripsi : Studi Fisis Daya Absorpsi, Refleksi Dan Transmisi

Berbagai Kaca Film.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai daya absorpsi, refleksi dan transmisi dari kaca film yang biasa digunakan pada jendela bangunan dan mobil. Pengambilan data dilakukan pagi hari dan sore hari dengan sudut pemantulan 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120°, dan 135°. Data yang diukur ada 2 keadaan yakni keadaan dibagian luar kaca dan dalam kaca dengan mengukur nilai Absorpsi, Refleksi dan Transmisi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan 3 lux meter, 2 merek kaca film mobil dengan tingkat kegelapan 40%, 60% dan 80% dan 4 merek kaca film gedung dengan tingkat kegelapan yang berbeda dan motif yang berbeda. Hasil penelitian ini di dapatkan bahwa untuk nilai absorpsi dari kaca film yang tertinggi terdapat pada kode B 80% sedangkan nilai absorpsi terendah terdapat pada kode E. Intensitas untuk nilai refleksi tertinggi terdapat pada kode B 80%, namun nilai refleksi terendah pada kode A 80%. intensitas untuk nilai transmisi tertinggi terdapat pada kode A 40% namun nilai transmisi terendah terdapat pada kode B 60%. Sedangkan untuk nilai absorpsi dari luar kaca film yang tertinggi kode A' 80%, sedangkan nilai absorpsi terendah terdapat pada kode F'. intensitas untuk nilai refleksi tertinggi terdapat pada kode E' namun nilai refleksi terendah terdapat pada kode A' 80%. intensitas untuk nilai transmisi tertinggi terdapat pada kode F' namun nilai transmisi terendah terdapat pada kode A' 80%.

Kata kunci : kaca film, absorpsi, refleksi, transmisi dan luxmeter.

MAKASSAR

ABSTRACK

Name : Sri Cahya Kurniawaty Awing

Nim : 60400112027

Thesis Title : Study Power Absorption, Reflection, Transmission Of A

Variety Of Window Film.

This study aims to determine the value of the absorption, reflection and transmission of the window film used on the windows of buildings and cars. Data were collected in the morning and afternoon with the reflection angle of 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° and 135°. The measured data there are 2 state of the state of the outside of the glass and the glass by measuring the absorption, reflection and transmission, he method used in this research is using 3 lux meter, 2 car window film brands by the darkness of 40%, 60% and 80% and 4 brand window film buildings with different levels of darkness and different motives. The results of this study get that for absorption value of window film of the highest in the code B 80% while the lowest absorption values in the code for E. The intensity for the highest value of reflection in the code B 80%, but the value of the lowest reflection on the code A 80%. intensity for highest transmission values contained in code A 40% but the value of the lowest transmission in the code B 60%. while the value of absorption from the outside window film of the highest A' 80% code, while the lowest absorption values in the code F'. intensity for the highest value of reflection in the code E', but the lowest reflection value in the code for A' 80%.. intensity for highest transmission values contained in code F' but the value was lowest for the transmission of the code A' 80%.

Keywords: tinted window, absorption, reflection, transmission and luxmeter.



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Keterangan Desain Pembuatan Alat	27
Tabel 2.2	: Kaca Film Mobil Yang Diletakkan Didalam Untuk Absorpsi,	
	Refleksi Dan Transmisi	30
Tabel 2.3	: Kaca Film Jendela Gedung Yang Diletakkan Didalam Untuk	
	Absorpsi, Refleksi Dan Transmisi	33
Tabel 2.4	: Kaca Film Mobil Yang Diletakkan Diluar Box Untuk Absorpsi,	
	Refleksi Dan Transmisi	35
Tabel 2.5	: Kaca Film Jendela Gedung Yang Diletakkan Diluar Untuk	
	Absorpsi, Refleksi Dan Transmisi	38
Tabel 4.1	: Pendataan Kaca Film	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Kaca Bening	15
Gambar 2.2	: Kaca Rayben	16
Gambar 2.3	: Kaca Oneway	16
Gambar 2.4	: Kaca Tempered	17
Gambar 2.5	: Lux Meter	18
Gambar 2.6	: Refleksi Spekular	22
Gambar 2.7	: Refleksi Menyebar	23
Gambar 2.8	: Refleksi Difus	23
Gambar 3.1	: Desain Pembuatan Alat Tampak Dari Atas	27
Gambar 3.2	: Desain Tampak Dari Depan	27
Gambar 4.1	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Absorpsi Kaca Film Mobil Hitam	44
Gambar 4.2	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Refleksi Kaca Film Mobil Hitam	45
Gambar 4.3	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI : Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Transimisi Kaca Film Mobil Hitam	47
Gambar 4.4	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Absorpsi Kaca Film Mobil Sparta	48
Gambar 4.5	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Refleksi Kaca Film Mobil Sparta	50
Gambar 4.6	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Transmisi Kaca Film Mobil Sparta	52
Gambar 4.7	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Absorpsi Kaca Film Jendela Gedung	53

Gambar 4.8	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya	
	Refleksi Kaca Film Jendela Gedung	55
Gambar 4.9	: Grafik Hubungan Besar Sudut Datang Dengan Nilai Daya Transmisi Kaca Film Jendela Gedung	57
Gambar 4.10	: Grafik Gabungan Hubungan Antara Sudut Pemantulan Cahaya	
	Dengan Absorpsi Dalam Dan Luar	60
Gambar 4.11	: Grafik Gabungan Hubungan Antara Sudut Pemantulan Cahaya	
	Dengan Refleksi Dalam Dan Luar	64
Gambar 4.12	: Grafik Gabungan Hubungan Antara Sudut Pemantulan Cahaya	
	Dengan Transmisi <mark>Dalam D</mark> an Luar	69



ALAUDDIN M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Data Penelitian Kaca Film	L.1
Lampiran 2	: Analisis Data	L.21
Lampiran 3	: Gambar Penelitian	L.25
Lampiran 4	: Gambar Gabungan Grafik Absorpsi, Refleksi dan Transmisi	L.31
Lampiran 4	: Persuratan	L.33



ALAUDDIN M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Matahari adalah salah satu fenomena alam yang memiliki manfaat bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi. Intensitas radiasi matahari merupakan salah satu fenomena fisis dari matahari yang memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Matahari juga merupakan sumber energi yang tidak akan habis dan belum banyak dimanfaatkan oleh manusia. Seperti yang diketahui matahari memiliki banyak manfaat, baik itu pada bumi dan pada manusia secara tidak langsung (Andi.2012).

Perkembangan teknologi semakin pesat pada masa kini. Kemajuan ini membuat Teknologi informasi menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihiraukan lagi terutama dibidang transportasi (Noer Tjahja.2009). Kaca film dapat mengurangi pantulan cahaya pada kaca, mengurangi cahaya yang masuk, kaca film dapat menolak panas sampai dengan 97% pada tipe tertentu. Dibandingkan dengan kaca yang tidak menggunakan film. Pada saat cuaca buruk, gempa bumi, ledakan, perusakan atau kecelakaan, kaca yang mudah pecah bisa berbahaya. Kaca film dapat memberikan perlindungan dengan menyediakan sebuah jaring pengaman yang akan membantu untuk merasa lebih aman. Republika online 22 April 2004 memberitakan bahwa pemilihan film kaca mobil harus memberikan tiga keuntungan, yaitu: mampu mengurangi panas sinar mataha

yang tampak dari matahari, dan mampu mengurangi efek ultraviolet dari matahari. Bila ketiga hal itu tak menjadi pertimbangan utama, maka pusing, kelelahan mata, dan bahkan hilang konsentrasi mengemudi akan datang terus menerus. Mata lelah dan pedih saat mengemudi memang paling sering merupakan salah satu dampak adanya UV berlebihan.

Apabila cahaya matahari didatangkan pada suatu celah yang sempit dan diteruskan akan mengalami dispersi (penguraian). Seperti yang diketahui warna suatu benda adalah warna yang dipancarkan oleh benda tersebut, sedangkan warna cahaya lain yang datang akan diserap. Dengan melakukan penyerapan cahaya yang datang pada suatu permukaan benda berwarna berarti terjadi penyerapan energi oleh benda tersebut.

Absorpsi berarti penyerapan. Penyerapan yang dimaksud yaitu penyerapan radiasi matahari yang datang dipermukaan transparan seperti halnya permukaan kaca yang dilapisi dengan kaca film, Cahaya matahari adalah cahaya polykhromatik artinya bahwa cahaya matahari mengandung berbagai warna cahaya, Cahaya matahari yang terdiri dari berbagai warna yang membawa energi, Saat berinteraksi dengan permukaan berwarna sebagian warna cahaya matahari akan diteruskan (diserap) dan sebagian lagi dipantulkan, Ini berarti juga terjadi penyerapan energi oleh per (dra.djusmaini.1992).

Kaca bening yang dilapisi dengan kaca film akan memiliki kemampuan untuk menyerap sebagian panas matahari (rata-rata daya serapnya 55%)

sehingga akan mengurangi beban pendingin ruangan dan memberikan rasa nyaman pada penghuni bangunan. Kaca film memiliki macam warna diantara lain dark blue, Euro grey dan dark grey,bronze, green, blue green dan lain-lain. Kemampuan kaca film untuk meneruskan cahaya (rata-rata 45%) jauh lebih rendah, maka cahaya yang menyilaukan akan dapat dikurangi menjadi lebih lembut dan sifat daya tembus pandangnya menjadi rendah, sehingga sepanjang hari, dimana tingkat penerangan diluar lebih terang dibandingkan di dalam bangunan. Makin tebal kaca akan semakin gelap dan tingkat penyerapan panasnya akan semakin tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka faktor inilah yang melatar belakangi penelitian ini dengan judul " STUDI FISIS DAYA ABSORPSI, REFLEKSI DAN TRANSMISI BERBAGAI KACA FILM".

I.II Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimananilai daya absorpsi, refleksi dan transmisi dari kaca film yang biasa digunakan pada mobil dan jendela bangunan ?

I.III Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai daya absorpsi, refleksi dan transmisi dari kaca film yang biasa digunakan pada mobi 4 jendela bangunan.

I.IV Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mahasiswa tentang nilai daya absorpsi, refleksi dan transmisi dari kaca film yang biasa digunakan pada mobil dan jendela bangunan.

I.V Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu kaca bening digunakan untuk menempel kaca film mobil dan kaca film jendela gedung yakni kaca film mobil yang akan diukur tergantung pada tingkat kegelapan yakni kaca film hitam 40%,60% dan 80%, kaca film sparta dengan tingkat kegelapan 40%,60 dan 80%.sedangkan untuk kaca jendela gedung terdiri dari kaca film riben hitam 80%, kaca film riben coklat 60%, kaca film standblast motif kotak, dan kaca film oneway mirror.



TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Kaca Film

Kaca film merupakan salah satu pilihan dalam memberikan kenyamanan dalam berkendara, saat tinggal di rumah ataupun saat bekerja di kantor ditengah musim panas yang sangat terik di Indonesia saat ini. Oleh karena itu banyak orang yang menggunakan kaca film sesuai dengan kebutuhannya.

Ada beberapa hal penting yang harus di ingat ketika akan memilih kaca film seperti kemampuan menolak sinar UV/UVT (Ultraviolet Transmittance) yaitu cahaya UV yang merusak yang bisa membuat kerusakan jangka panjang pada interior mobil, pemudaran warna bahkan dituduh sebagai salah satu biang kerok kanker. Jadi cari kaca film yang mempunyai tolak UV yang besar (biasanya hingga 99%). Tidak hanya itu, juga perhatikan VLT (Visible Light Transmittance) yang berarti kemampuan kaca film mengurangi efek terang dari cahaya atau bisa disebut juga presentasi kegelapan dari kaca film. Terang gelapnya kaca film memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan selera tentunya. Untuk beberapa kaca film intensitas kegelapan kaca film juga berpengaruh pada daya tolak panasnya. Namun hati-hati jika memilih kaca film yang terlalu gelap karena di satu sisi akan mempertinggi nilai privacy namun pada fungsi tertentu akan terganggu terutama pada visibiltas dimalam hari. Perhatikan juga IRR (infra Red reflectance/Rejected) yang berarti kemampuan kaca film menolak radiasi panas dari sinar matahari.

Menurut Melvin Kristani General Manager PT Sentral Brosis Indojaya untuk memilih kaca film yang lebih baik dihindari kaca film yang mengandung logam. Tapi menggunakan kaca film yang berbahan ramah lingkungan seperti berbahan karbon dan keramik. Apabila kaca film mengandung logam maka akan terganggunya sinyal handphone, frekuensi radio dan juga GPS. Selain itu kaca film yang mengandung logam akan cepat membuat kaca film cepat memudar, karena logam lebih banyak menyimpan panas. Suhu panas didalam mobiljuga akan cepat naik karena logam menghantar panas sedangkan yang berbahan karbon dapat menyerap panas.

Sebenarnya kaca film gedung memiliki spesifikasi yang tidak berbeda dengan kaca film mobil karena pengaplikasian kaca film dapat dilakukan dimana saja asalkan ditempel dimedia kaca yang datar. Khusus untuk kaca film gedung memang lebih berani mengaplikasikan kaca film dengan tingkat kegelapan maksimal 80% terutama gedung yang menghadap ke barat dimana rentan mendapatkan sengatan matahari sore yang begitu panas. Penggunaan kaca film gedung terbukti untuk mengurangi panas dari matahari, sehingga dapat meringankan kinerja pendingin ruangan, disisi kesehatan juga dapat menyerap sinar UV maka dapat menghindari penghuninya dari bahaya kanker kulit yang diakibatkan oleh paparan sinar UV.

Pengunaan kaca film di indonesia tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kaca film merupakan salah satu pilihan dalam memberikan kenyamanan saat berkendara, saat tinggal dirumah saat bekerja di kantor .

Pemasangan kaca film bertujuan untuk mengurangi cahaya matahari yang masuk ke kabin kendaraan. Namun seiring berkembangnya zaman, kaca film digunakan juga sebagai pelindung dari kejahatan, misalnya penodongan yang berusaha memecahkan kaca mobil. Hal lain, ada kalanya seseorang melapisi kaca mobil dengan kaca film yang cukup gelap, kondisi ini akan mengurangi daya pandang pengemudi dan penumpang ke sekeliling kendaraan terutama pada malam hari. Sebaiknya kegelapan kaca film tidak terlampau ekstrim, agar ketika berada di daerah yang penerangannya kurang, pandangan tetap jelas dan tidak memaksa mata untuk bekerja lebih keras.

Berdasarkan penjelasan di atas maka di dalam al- Qur'an surah-nuh : 71 Allah SWT berfirman :

Terjemahnya:

Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita (Kementrian Agama R.2010)

Maksudnya: Allah telah menciptakan padanya bulan yaitu pada langit yang paling terdekat di antara keseluruhan langit itu dan matahari sebagai pelita yang memancarkan sinar yang masuk ke dalam kendaraan maupun ke dalam rumah ataupun perkantoraan. Cahaya matahari yang terik disiang menyebabkan manusia sendiri mencari solusi agar terhindar dari paparan sinar matahari dengan menggunakan kaca film untuk mengurangi cahaya yang masuk.

Menurut tafsir Al- misbah jilid 14 halaman 467-468 menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara matahari dan bulan. Matahari dijadikan Allah (bagaikan) pelita, yakni memiliki pada dirinya sendiri sumber cahaya, sedangkan bulan dijadikannya (bagaikan) pelita kendati dia bercahaya. Ini berarti bulan bukannlah planet yang memiliki cahaya pada dirinya sendiri tetapi ia memantulkan cahaya, berbeda dengan matahari.

Dan terdapat juga dalam Q.S Yunus/10: 5 Allah SWT berfirman:

هُو ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلشَّمْسِ ضِيَآءً وَٱلْقَمْرِ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ أَيْفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ السِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ أَيْفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak[669]. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui (Kementrian Agama.2010).

[669] Maksudnya: Allah menciptakan langit dan bumi yang memancarkan sinar dari dirinya sendiri seperti sinar dan panasnya sedangkan bulan tidak memancarkan sinarnya dari dirinya sendiri tetapi dapat memantulkan sinar matahari yang jatuh pada permukaan sehingga terlihat seolah tampak bercahaya.

Menurut tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 halaman 314 menjelaskan bahwa Allah SWT memberi kabar tentang ciptaan-Nya berupa tanda – tanda yang menunjukkan atas kekuasaan-Nya dan keagungan kerajaan-Nya. Sesungguhnya Allah menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan cahaya yang memancar dari matahari sebagai sinar dan menjadikan cahaya bulan sebagai penerang. Yang ini merupakan sinar matahari dan yang itu adalah cahaya bulan, keduanya berbeda dan tidak serupa (antara matahari dan bulan). Dan Allah menjadikan kekuasaan matahari pada siang hari dan kekuasaan bulan pada malam hari. Allah menentukan bulan pada manzilah – manzilah (tempat – tempat bagi perjalanan bulan), maka mula – mula bulan itu kecil, kemudian cahaya dalam bentuknya semakin bertambah sehingga ia menjadi penuh cahayanya dan sempurnalah purnamanya, kemudian mulailah ia mengecil hingga kembali pada bentuk semula dalam waktu satu bulan.

II.II Fungsi atau manfaat dari penggunaan kaca film

Saat ini kaca film tidak hanya sebagai produk aksesories tetap 10 ditekankan sebagai fungsi atau manfaat. Beberapa fungsi atau manfaat dari penggunaan kaca film adalah :

1. Sebagai penolak panas. Kaca film yang baik dapat memberikan penolakan panas yang maksimal karena diproduksi dengan teknologi yang canggih.

- 2. Membantu meringankan kerja mesin ataupun AC dalam kendaraan. Dengan kemampuan tolak panasyang bail kaca film tentu akan meringankan beban kerja mesin dan AC serta menghemat pemakaian bahan bakar.
- 3. Memberikan rasa kenyamanan dalam berkendara. Dengan begitu banyaknya varian persentase kegelapan untuk produk kaca film tentunya sangat membatu untuk lebih merasa aman apabila berkendara sendiri pada waktu siang dan malam hari. Untuk kaca mobil bagian depan orang cenderung memilih tingkat kegelapan dari 20%-40%. Tapi tidak jarang juga ada yang memasang tingkat kegelapan sampai 60% untuk kaca depan. Sedangkan untuk kaca bagian samping dan belakang umumnya orang memilih tingkat kegelapan yang 80%. Dengan pemasangan kaca film bagian 30%, samping dan belakang 80%, pengemudi ataupun penumpang tidak akan terlihat dengan jelas dari luar dan tentunya akan menambah rasa aman bagi mereka.
- 4. Melindungi interior kendaraan serta menjaga kesehatan mata. Dengan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI kemampuan menolak sinar ultraviolet hingga 99%, kaca film juiga mampu mengurangi resiko sakit mata katarak.
- 5. Menjaga kesehatan kulit. Kaca film yang berkualitas juga n 11 menahan sinar infrared hingga 99% (infra merah) yang tidak bagus efeknya untuk kulit dan dapat menyebabkan kanker kulit.
- 6. Go green. Kaca film berkualitas baik tentunya akan membantu untuk mewujudkan dunia yang lebih h dung perkantoran, apartemen, serta rumah yang terpasang kaca film terbukti lebih irit dalam penggunaan listrik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka di dalam dalam Q.S al-ra'ad/13 : 11 Allah SWT berfirman :

لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنَ خَلْفِهِ عَخَفَظُونَهُ مِنَ أُمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ۚ وَإِذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ﴿

Terjemahnya:

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Kementrian Agama.2010).

Menurut tafsir al-misbah an 227–231 menjelaskan bahwa malaikat- malaikat yang ditugaskan Allah mengikuti setiap orang secara

sungguh-sungguh. Seluruh totalitas manusia, yakni seluruh arah yang mengelilingi jasmaninya sepanjang hayatnya dan tercakup juga semua fase kehidupan kejiwaan yang dialaminya, amal-amalnya baik maupun amal buruknya. Manusia adalah makhluk yang lemah yang tidak memiliki kemampuan memelihara apa yang tidak berkaitan dengan dirinya dan tidak juga mendatangkan manfaat. Karena keduanya yakni kebinasaan dan kehancuran juga merupakan perintah dan urusan Allah sebagaimana halnya kelangsungan hidup, kesehatan dan lain-lain.

Dan terdapat juga dalam Q.S Al-Anfal/8: 53 Allah SWT berfirman:

Terjemahnya:

(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Kementrian Agama.2010).

Maknanya: Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah dikaruniakan. Perubahan yang terjadi itu akan lahir sesuai sisi dalam mereka bukan dari sisi dalam seseorang atau sekelompok kecil dari mereka. Perubahan yang terjadi akibat campur tangan Allah atau yang telah istilahkan oleh ayat diatas apa yang menyangkut banyak hal seperti kekayaan, kemiskinan, kesehatan, penyakit, kemulian, atau kehina ana tau perpecahan yang berkaiatan

dengan masyarakat secara umum. Kedua ayat itu juga menekankan bahwa perubahan yang dilakukan oleh Allah haruslah didahului oleh perubahanyang dilakukan oleh masyarakat. Tanpa perubahan yang dilakukan masyarakat dalam diri mereka terlebih dahulu, mustahil akan terjadi perubahan sosial. Memang boleh saja terjadi perubahan penguasa atau bahkan sistem, tetapi jika sisi dalam masyarakat tidak berubah keadaan akan tetap bertahan.

Menurut tafsir al-misbah jilid 5 halaman 570 –572 menjelaskan bahwa kedua ayat tersebut, ayat ini dan ayat ar-Ra'ad berbicara tentang perubahan ayat pertama berbicara tentang perubahan nikmat sedangkan ayat ar-Ra'ad berbicara tentang perubahan apa pun, baik sesuatu yang positif menuju ke sesuatu yang negatif maupun sebaliknya dari negatif ke positif. Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi menyangkut kedua ayat diatas. Pertama ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial yang berlaku bagi masyarakat masa lalu, masa kini dan masa mendatang, keduanya berbicara tentang hukum-hukum kemasyarakatan bukan menyangkut orang per orang atau individu. Perubahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang manusia saja. Memang boleh perubahan bermula dari seseorang ketika melontarkan dan menyebarluaskan ide-idenya tetapi perubahan baru terjadi bila ide yang disebarluaskannya menggelinding dalam masyarakat.kedua berbicara tentang ketetapan. Ketiga, kedua ayat diatas juga berbicara tentang perubahan yang terjadi akibat campur tangan Allah atau istilahkan oleh ayat diatas menyangkut banyak hal seperti kekayaan, kesehatan dan lain-lain. Perubahan sosial adalah perubahan yang me ativitas baik postif maupun negatif.

II.III Jenis kaca pada bangunan gedung

Kaca merupakan salah satu elemen penting pada bangunan, baik rumah tinggal (residensial), pertokoan, gedung bertingkat (high rise building) maupun multi use building. Fungsi kaca, selain untuk pencahayaan alami, juga sebagai dari estetika bangunan.

Kaca adalah suatu bahan tembus cahaya (transparan) sebagai hasil pengolahan beberapa bahan dasar, seperti pasir kuarsa, soda abu, dolomite, dan lain-lain yang digunakan untuk berbagai keperluan dalam bangunan terutama untuk pintu danjende<mark>la. Ter</mark>dapat beberapa jenis dan tipe kaca yang sudah sangat banyak beredardi pasaran dengan ukuran yang bisa disesuaikan sesuai keinginan pembelitersebut. Kaca dalam bangunan berfungsi sebagai aksesoris mempercantik rumah. Penggunaan kaca pada bangunan sebaiknya tidak berlebihan karena efeknya akan sangat merugikan bumi. Seperti yang diketahui bahwa kaca merupakan material padat yang bening dan transparan dan mudah pecah karena sifatnya yang sangat rapuh bila terkena benturan yang kuat Sebagai bahan bangunan, ada beberapa jenis kaca yang dijual diantaranya kaca bening, kaca riben, kaca es, kaca cermin, dan sebagainya. Sesuai dengan kualitas dan ketebalannya tersedia berbagai jenis kaca yang dirancang khusus untuk mengurangi kesilauan atau transmisi panas yang menembus bahan terebut, contohnya kaca riben. Bagian ini akan menjelaskan lebih jenis-jenis kaca yang dapat di gunakan untuk fungsi gedung, baik dari segi karakteristik maupun dari segi kekuatannya. Pengenalan jenis-jenis kaca ini sangat penting, agar tidak salah dalam memilih jenis kaca yang kaitannya dengan penggunaannya. Ada jenisjenis kaca sebagai berikut :

1. Kaca bening



Gambar II.1: Kaca Bening

Kaca ini disebut dengan kaca polos atau istilah teknisnya *float glass*. Kaca ini tidak berwarna, memiliki permukaan yang sangat bersih, rata dan bebas distorsi. Karena kaca ini tidak berwarna, jenis kaca ini memberikan tingkat transmisi yang tinggi (lebih dari 90%) serta memberikan bayangan yang sempurna kaca ini banyak digunakan untuk eskterior atau interior bangunan, baik baik rumah tinggal maupun gedung bertingkat. Namun kaca ini tidak direkomendasikan untuk eksterior bangunan bertingkat karena kemampuan menahan panas matahari yang rendah. Kaca ini juga digunakan untuk perabotan rumah tangga misalnya lemari, table top, dinding dekorasi, akuarium dan sebagainya. Untuk rumah tinggal dan interior deung, biasanya digunakan kaca dengan ketebalan 5 mm, 6 mm atau 8 mm terga 16 bentangnya.

2. Kaca warna



Gambar II.2: Kaca Rayben

Di kalangan masyarakat, kaca ini di kenal dengan kaca rayben, untuk kaca warna hitam. Istilah teknisnya adalah tinted glass. Pada produk asahimas, menggunakan istilah panasap glass. Kaca panasap dapat menyerap 55% panas matahari, sehingga akan mengurangi beban pendingin ruangan dan memberikan rasa nyaman pada penghuni bangunan. Dengan warna kaca tersebut, maka sifat tembus pandang kaca menjadi menjadi rendah. Warna yang tersedia ada panasap yaitu *blue gren, dark blue, euro grey, bronze dan green.* Karena warna yang terkandung pada kaca, maka semakin tebal kaca berdampak pada warnanya yang semakin gelap dan tingkat penyerap panas matahari semakin tinggi.

3. Kaca reflektifNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Gambar II.3 : Kaca Oneway

Kaca reflektif adalah jenis kaca yang mampu memantulkan cahaya dan mereduksi sifat tembus pandang dari sisi luar, sehingga sering pula disebut dengan kaca oneway. Pada produk asahimas kaca ini disebut dengan kaca stopsol. Dalam pembuatannya, kaca ini dilapisi dengan pelapis transparan tipis dari aksida logam (sebagai lapisan pemantul) melalui proses pyrolysis. Lapisan kaca reflektif ini bersifat memantulkan cahaya dan panas serta mampu memberikan penampilan mewah. Lapisan reflektif ini dapat dilapiskan pada kaca bening maupun kaca warna. Kaca ini biasa digunakan pada bukaan pintu atau jendela dinding luar.

4. Kaca tempered



Gambar II.4 : Kaca Tempered

Secara singkat, kaca tempered adalah jenis kaca yang memiliki kekuatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kaca biasa. Kaca tempered mampu mencapai 3-5 kali lipat dengan kekuatan kaca biasa, terhadap beban angin, tekanan air, benturan dan terhadap perubahan temperatur yang tinggi (thermal shock). Jika pecah , pecahan kaca tempered berbentuk kecil-kecil dan tumpul, sehingga sangat aman bagi manusia (tidak akan melukai manusia). Penggunaan lain adalah untuk pintu- pintu tanpa rangka (frameless), seperti pintu utama maupun partisi kamar mandi. Selain kaca tempered juga digunakan untuk railing kaca ada tangga, eskalator, lift. Kaca tempered tidak boleh di ganggu oleh proses lebih lanjut seperti pemotongan, penggosokan tepi, pembuatan lubang dan lain-lain. Proses akan melemahkan kekuatan kaca, bahkan dapat menyababban pecahnya kaca itu sendiri.

II.IV Lux meter

Cahaya bisa dikatakan sebagai suatu bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Untuk mendukung teknik pencahayaan buatan yang benar, tentu saja perlu diketahui seberapa besar intensitas cahaya tersebut dibutuhkan pada suatu tempat. Maka, untuk mengetahui seberapa besar intensitas cahaya tersebut itu dibutuhkan suatu alat ukur cahaya dapat digunakan untuk mengukur besarnya cahaya dalam satuan lux.



Gambar II.5 Luxmeter

Lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Pengukuran intensitas penerangan ini memaka: 11-12

II.V Kalor

Secara umum untuk mendeteksi adanya kalor yang dimiliki oleh suatu benda yaitu dengan mengukur suhu benda tersebut. Jika suhunya tinggi maka kalor yang dikandung oleh benda sangat besar, begitu juga sebaliknya jika suhunya rendah maka kalor yang dikandung sedikit. Kalor dapat berpindah dari benda yang satu ke benda lainnya (Ahmad.2007).

Konsep kalor banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yakni penggunaan alumunium untuk peralatan memasak. Dengan menggunakan alumunium yang memiliki konduktivitas thermal yang lebih tinggi dibanding logam lainnya maka penggunaan alumunium dapat membuat proses memasak menjadi lebih cepat.

Kalor adalah perpindahan energi internal, Kalor mengalir dari satu bagian sistem ke bagian lain atau dari satu system ke system lain karena ada perbedaan suhu. Kalor dilambangkan dengan Q. Berdasarkan hukum termodinamika I, Q = U final – U initial – (W) dengan U adalah energi internal dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Kalor belum bisa diketahui ketika tidak terjadi aliran energi internal dari satu system satu ke system lainnya. Aliran tersebut terjadi jika ada perbedaan suhu (Yenni.2013)

Secara umum telah dimengerti bahwa kalor adalah sebuah energi bukan merupakan sebuah zat (Made wirawana.2015).

Satuan kalor dalam SI ac le. Namun, banyak fisikawan dan kimiawan yang lebih menyukai penggunaan satuan kalori. Satu kalor didefiniskan sebagai sejumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan untuk

menaikkan temperature satu gram air sebesar 1°C Karena dalam kenaikan atau penurunan persatuan 1°C berbeda pada setiap perubahan, maka ditentukan bahwa satu kaloriditentukan pada kenaikan air pada suhu 14, 5°C menjadi 15, 5°C Ada kesetaraan antara satu kalori dengan Joule yakni 1 kal = 4,186 Joule.

Sejarah penemuan kalor diawali dengan konsepsi para ahli bahwa kalor merupakan suatu zat yang mengalir dari satu benda (bersuhu tinggi) ke benda lain (bersuhu lebih rendah). Hal ini didasarkan pada sebuah fakta, ketika dua benda berbeda suhu didekatkan maka suhu kedua benda tersebut akan mencapai kesetimbangan. Memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menemukan penyebab hal tersebut. Namun akhirnya pada tahun 1849 seorang peneliti bernama Joule dapat membuktikan hubungan kalor dan kerja yang membuktikan secara tuntas bahwa kalor merupakan energi.

II.VI Absorpsi (penyerapan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Absorpsi cahaya adalah peristiwa penyerapan cahaya oleh suatu bahan yang dilewati oleh cahaya tersebut. Secara kualitatif absorpsi cahaya dapat diperoleh dengan pertimbangan absorpsi cahaya pada daerah yang tampak. Besarnya nilai transmisi dan absorpsi cahaya pada suatu benda tergantung pada tebal dan warna dari bahan. Bahan tersebut dikatakan sebagai benda yang opaque yaitu denda yang menyerap cahaya. Hubungan transmisi (T) dan absorpsi (α) dinyatakan dengar Lambert-Beer yang berbunyi : "jumlah radiasi cahaya tampak yang diserap atau diteruskan oleh suatu larutan.

Berdasarkan hukum Lambert-Beert diatas, rumus yang digunakan untuk menghitung banyaknya cahaya yang diserap :

Dengan Io merupakan intensitas cahaya yang datang dan It merupakan intensitas cahaya setelah melewati benda tersebut (Wenny.2015).

Peristiwa absorpsi merupakan peristiwa terserapnya cahaya oleh suatu bahan. Absorpsi cahaya merupakan bentuk interaksi antara cahaya dengan atom absorpsi terjadi saat cahaya masuk bertumbukan langsung dengan atom-atom pada material dan menyerap energinya pada elektron atom. Cahaya mengalami perambatan danakhirnya berhenti, sehingga pancaran sinar yang keluar dari material berkurang dibandingkan saat masuk. Absorpsi menyatakan banyaknya cahaya yang diserap oleh bahan dari total cahaya yang melewati bahan tersebut.

II.VI Refleksi (pemantulan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Refleksi adalah peristiwa terpantulnya cahaya bila mengenai suatu permukaan. Refleksi cahaya terjadi karena adanya bidang yang memantulkan cahaya masuk ke bidang tersebut, faktor refleksi yang terjadi sangat berpengaruh terhadap pemberian warna bidang tersebut (Chairul.2006). Jumlah cahaya yang direfleksikan permukaan ditunjukkan dengan besaran faktor refleksi (p) yaitu perbandingan fluks cahaya yang dipantulkan dibandingkan deng cahaya yang diterima permukaan (Ryani.2014).


Sedangkan Relektansi (R) didefinisikan sebagai perbandingan antara intensitas pemantulan dengan intensitas sumber yang dpat ditulis :

$$R = \frac{I_r \cos \theta_r}{I_0 \cos \theta_i} = \frac{I_r}{I_0} \qquad . \tag{2}$$

Terdapat berbagai macam refleksi yang tergantung pada sifat permukaan yaitu:

1. Refleksi spekular

Refleksi spekular merupakan peristiwa khusus refleksi. Refleksi ini mengikuti hukum Snellius yaitu sudut datang cahaya θ i sama dengan sudut pantul θ m. Peristiwa ini terjadi pada permukaan rata dan datar misalnya pada permukaan cermin. Contoh refleksi spekular yaitu cermin yang memantulkan sinar cahaya ke arah yang dengan mudah dapat di duga. Seperti saat seseorang bercermin daat melihat citra wajah dan badan di dalam cermin karena pantulan cahaya yang baik dan teratur. Peristiwa refleksi spekular dapat dilihat pada Gambar II.6



Gambar II.6 : Refleksi Spekular

2. Refleksi menyebar

Refleksi menyebar mer _____ ristiwa refleksi yang biasa terjadi.

Cahaya yang datang pada suatu permukaan akan dipantulkan secara

23


menyebar tetapi masih di sekitar sudut pantul bila terpantul secaraspekular. Contoh untuk refleksi menyebar seperti lampu jalan dan lampu belajar. Peristiwa refleksi menyebar dapat dilihat pada Gambar II.7.



Gambar II.7: Refleksi Menyebar

3. Refleksi difus

Peristiwa refleksi ini terjadi pada permukaan yang kasar atau acak dan dapat dilihat pada Gambar II.8. Distribusi intensitas tidak harus sama ke segala arah. Intensitas yang sama ke segala arah dapat terjadi bila permukaan pada cahaya datang sangat acak. Contoh refleksi difus yaitu pemantulan pada kristal, pada batu, dinding,aspal dan lain-lain.



II.VII Transmisi atau cahaya diteruskan

Transmisi adalah perisi ran cahaya melewati suatu medium ke medium yang lain. Cahaya akan mengalami pembiasan bila melewati

24

medium yang mempunyai indeks bias yang berbeda. Cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal bila memasuki medium dengan indeks bias lebih tinggi dan akan menjauhi garis normal bila memasuki medium dengan indeks bias lebih rendah (Ryani.2014).

Transmisi merupakan salah satu sifat cahaya, dimana cahaya dapat dihantarkan atau didistribusikan melalui suatu material tembus cahaya seperti kaca. Transmisi merupakan hasil dari pembiasan dimana berkas cahaya yang melalui suatu material. Besarnya transmisi disebut dengan transmitansi dimana perbandingan intensitas cahaya yang ditransmisikan dengan cahaya datang (T).

$$T = \frac{I_t}{I_o}$$
 atau % $T = \frac{I_t}{I_o} X 100\%$ (3)

Dengan Io merupakan intensitas cahaya yang datang dan It merupakan intensitas cahaya setelah melewati benda tersebut. Transmitansi juga dapat dikaitkan dengan koefisien absorpsi suatu bahan. Kaitan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI transmitansi dengan koefisien ditunjukkan pada persamaan (4).

$$T = \exp(-\alpha t) \qquad \dots (4)$$

Dimana T adalah Transmitansi, α adalah koefisien absorpsi dan t ada¹⁻¹ ketebalan bahan.

BAB III

METODOL GI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu : Juli - Oktober 2016.

Tempat Penelitian : Jalan Bonto Duri 6 Dan Jalan Dg. Tata 3.

B. Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- 1. Alat
 - a. Lux meter
 - b. Palu
 - c. Penggaris Busur derajat
 - d. Termometer digital
- 2. Bahan
 - a. Gergaji
 - b. Kaca bening
 - c. Kanebo.
 - d. Kayu bayam dan kayu samarinda
 - e. Kaca film mobil AS ISLAM NEGERI
 - 1. Kaca film mobil hitam dengan tingkat kegelapan 40% (A 40%).
 - 2. Kaca film mobilhitam dengan tingkat kegelapan 60% 26 (A 60%).
 - 3. Kaca film mob^{:1} himmdengan tingkat kegelapan 80% 25 (A 80%).
 - 4. Kaca film mobil sparta dengan tingkat kegelapan 40%

(B 40%).

- 5. Kaca film mobil sparta dengan tingkat kegelapan 60%(B 60%).
- 6. Kaca fim mobil sparta dengan tingkat kegelapan 80%(B 80%).
- f. Kaca film gedung
 - 1. Kaca film riben
 - a. Kaca film riben hitam 80% (C).
 - b. Kaca film riben coklat 60% (D).
 - 2. kaca film standblast motif
 - a. Kaca film standblast motif kotak (E).
 - 3. Kaca film oneway mirror (F).
 - 4. Meteran.
 - 5. Pahat.
 - 6. Paku.
 - 7. Pembersih kaca (Mr. Muscle Clear)
 - 8. Triplex.


MAKASSAR

27

C. Prosedur Penelitian

1. Proses Perancangan c embuatan Alat

a. Membuat desain gambar dengan menggunakan aplikasi google **sketch up 008** seperti pada gambar berikut ini :



- b. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian.
- c. Membuat box dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm dengan menggunakan kayu bayam dan kayu samarinda , triplex 4 mm , palu, paku, meter dan gergaji.
- d. Memotong kaca bening dengan ketebalan 5 mm, kemudian membersihkan kaca bening dengan menggunakan pembersih kaca
 (Mr. Muscle Clear) dan menempelkan kaca film yang akan digunakan pada penelitian dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 60 cm.

2. Proses Pengumpulan Data

- a. Kaca Film Jendela Gedung.
 - Meletakkan Lux meter ke dalam box dan meletakkan termometer digital ke dalam box sehingga diketahui suhu dalam box tersebut.
 - 2. Menutup box dengan menggunakan kaca bening dan UNIVERSITAS ISLAM NEGERI menempelkan kaca film jendela gedung pada kaca bening.
 - 3. Mengukur sudut kemiringan matahari dengan menggunakan busur derajat,pengamatan dilakukan mulai pukul 07.00 dengan sudut pemantulan 15°. 29 pergantian jam sudut pemantulan bergeser sekitar 15°. Pengamatan dilakukan sampe pukul 15.00.
 - 4. Mengukur cahaya matahari dari luar dengan menggunakan lux meter.

- Mengukur intensitas cahaya matahari yang diteruskan dengan menggunakan lux meter.
- Mengukur intensitas cahaya matahari yang dipantulkan ke kaca dengan menggunakan lux meter.
- 7. Mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan.
- 8. Mengulangi kegiatan 2-7 dengan mengganti kaca film yang berbeda berdasarkan bahan yang telah ditentukan.

b. Kaca Film Mobil.

- Meletakkan Lux meter ke dalam box dan meletakkan termometer digital ke dalam box sehingga diketahui suhu dalam box tersebut.
- Menutup box dengan menggunakan kaca bening dan menempelkan kaca film mobil pada kaca bening.
- 3. Mengukur sudut kemiringan matahari dengan menggunakan busur derajat, pengamatan dilakukan mulai UNIVERSITAS ISLAM NEGERI pukul 07.00 dengan sudut pemantulan 15°. Setiap pergantian jam sudut pemantulan bergeser sekitar 15°. Pengamatan dilakukan sampe pukul 15.00.
- 4. Mengukur cahaya matahari dari luar dengan menggunakan lux meter.
- Mengukur intensitas cahaya matahari yang diteruskan dengan menggunakan lux meter.

- 6. Mengukur intensitas cahaya matahari yang dipantulkan ke kaca dengan menggunakan lux meter.
- 7. Mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan.
- 8. Mengulangi kegiatan 2-7 dengan mengganti kaca film yang berbeda berdasarkan bahan yang digunakan.

D. Tabel Pengamatan

a. Tabel pengamatan kaca film mobil yang di letakkan didalam untuk absorpsi, refleksi dan transmisi.

Jenis kaca film	Posisi sudut	Intensit	as cahaya	matahari	Suhu dalam box
mobil	matahari				(°C)
	(derajat)				
		I_o	I_r	I_t	
Kode A 40%.	15°		M NECE		
	30°	TAS ISLA	MNEGE	RI	
A	45°	UL			
	60° K	AS	SA	R	31
	75°				
	90°				
	105°				
	120°				

	135°				
Kode A 60%.	15°				
	30°				
	45°				
	60°				
	75°				
	90°				
	105°	IGCC			
	120°	1000	-//		
	135°				
Kode A 80%.	15°				
	30°				
	45°				
	60°				
	UN ₇₅ ERSI	TAS ISLA	M NEGE	RI	
A	90°	UL		IN	
	105°	A S	SA	R	32
	120°				
	135°				
Kode B 40%.	15°				
	30°				

	45°				
	60°				
	75°				
	90°				
	105°				
	120°				
	135°				
Kode B 60%.	15°	2000			
	30°	JUUU	- //		
	45°				
	60°				
	75°				
	90°				
	105°				
	UN ₁₂₀ RSI	TAS ISLA	M NEGE	RI	
A	135°				
Kode B 80%.	M A K	AS	S A	R	
	45°				33
	60°				
	75°				
	90°				
	105°				

120°		
135°		

b. Tabel pengamatan kaca film jendela gedung yang di letakkan didalam untuk absorpsi, refleksi dan transmisi.

Jenis kaca film jendela gedung	Posisi sudut matahari	Intensitas	Suhu dalam box			
	(derajat)	I_o	I_r	I_t		` ,
Kode C.	15°					
A	45°	TAS ISLAM	NEGE	RI		
A	75° A K	ASS	B A	R		
	105° 120°					34
Kode D.	135°					
	30°					

	60°				
	75°				
	90°				
	105°				
	120°				
	135°				
Kode E.	15°	1926			
	30°	1000	-//		
	45°				
	60°				
	75°				
	90°				
	105°				
	UN _{120°} RSI	TAS ISLA	M NEGE	RI	
A	135°				
Kode F.	M A K	AS	SA	R	
	30°				35
	45°				
	60°				
	75°				
	90°				
Kode F.	15° 30° 45° 60° 75° 90° 105° 135° 30° 45° 60° 75°	UL	D	IN	35

105°		
120°		
135°		

c. Tabel pengamatan kaca film mobil yang di letakkan diluar box untuk absorpsi, refleksi dan transmisi.

Jenis kaca film mobil	Posisi sudut matahari	Intensitas cahaya matahari	Suhu dalam box (°C)
	(derajat)	I_o I_r I_t	
Kode A 40%.	15° 30° 45°		
A	00° 60° 75°	TAS ISLAM NEGERI	
	105°	ASSAR	36
	120° 135°		
Kode A 60%.	15°		


	30°					٦
	450					_
	45°					
	60°					1
	75°					
	90°					٦
	105°					
	120°					
	135°	Idea				
Kode A 80%.	15°	IUUU	-//			
	30°					
	45°					1
	60°					
	75°					٦
	90°					
	UN ₁₀₅ RS	TAS ISLA	M NEGE	RI		٦
A	120°	UL				
	135° K	AS	SA	R		
Kode B 40%.	15°				37	
	30°					
	45°					
	60°					
	75°					
	75°					

	90°					
	105°					
	120°					
	135°					
Kode B 60%.	15°					
	30°					
	45°					
	60°	Iduc				
	75°		2//			
	90°					
	105°					
	120°					
	135°					
Kode B 80%.	15°					
	UN ₃₀ ERSI	TAS ISLA	M NEGE	RI		
A	45°					
	60° K	AS	SA	R		
	75°				38	
	90°					
	105°					
	120°					
	135°					


d. Tabel pengamatan kaca film jendela gedung yang di letakkan diluar box untuk absorpsi, refleksi dan transmisi.

	Posisi sudut	Intensitas cahaya matahari	Suhu dalam box
Jenis kaca film	matahari		(°C)
jendela gedung	(derajat)		
		I_o I_r I_t	
Kode C.	15°	1365	
	30°		
	45°		
	60°		
	75°		
	90°		
	UNIVERSI	TAS ISLAM NEGERI	
A	120°	IDDIN	
	135°	OPPHY	
Kode D.	15° K	ASSAR	39
	30°		T
	45°		
	60°		
	75°		


	90°				
	105°				
	120°				
	135°				
Kode E.	15°				
	30°				
	45°				
	60°	Ided			
	75°	JUU J	-//		
	90°				
	105°				
	120°				
	135°				
Kode F.	15°				
	UN _{30°} ERSI	TAS ISLA	M NEGE	RI	
A	45°	UL			
	M A K	AS	SA	R	
	75°				40
	90°				
	105°				
	120°				
	135°				



A. Diagram Alir



41



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pendataan Kaca Film

Telah dilakukan penelitian dengan menggunakan 2 sampel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1: Jenis kaca film, karakteristik dan simbol kaca film.

Jenis kaca film	Karakteristik	Kode
1. Kaca film mobil		
- Hitam	40%, 60% dan 80%.	A
- Sparta	Inco	В
2. Kaca film gedung		
- Riben hitam	80%, 60%, kotak-	С
- Riben coklat	kotak dan mirror	D
- Standblast		Е
- Oneway		F

Proses pengambilan data dilakukan pada pagi-sore hari dengan sudu pemantulan cahaya yang ditentukan yakni 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°,105°, 120° dan 135°. Data yang diukur ada 2 keadaan yakni keadaan dibagian luar kaca dan keadaan dibagian dalam kaca dengan meng hari alai Absorpsi, Refleksi dan Transmisi.

4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian dari berapa data intensitas masing-masing untuk intensitas cahaya yang datang (Io), intensitas cahaya yang dipantulkan (Ir)

dan intensitas cahaya yang ditransmisikan (It) seperti yang ditunjukkan pada lampiran (1,2 dan 3). Data tersebut kemudian dihitung berdasarkan persamaan yang dapat dilihat pada bab II un tuk masing-masing persamaan berikut:

Untuk absorpsi (α)

$$\alpha = -\log T = -\log \frac{l_t}{l_o} \tag{1}$$

Untuk refleksi (R)

$$R = \frac{I_r \cos \theta_r}{I_o \cos \theta_i} = \frac{I_r}{I_o} \tag{2}$$

Untuk transmisi (T)


$$T = \frac{I_t}{I_o}$$
 atau % $T = \frac{I_t}{I_o} X 100\%$ (3)



44

4.2.1 Posisi Kaca Film Di Bagian Dalam Dan Bagian Luar Untuk Kaca Film Mobil Hitam.


Hasil yang diperoleh dari kaca film di bagian dalam dan luar di tunjukkan pada grafik berikut :



Pada grafik 4.1 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi bagian dalam , grafik ini menujukkan bahwa intensitas cahaya yang datang dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi dengan kode A 40% berkisar 1.467 lux sedangkan pada kaca film kode A 60% intensitas cahaya yang datang berkisar 1.514 lux dan untuk kaca film kode A 80%. intensitas cahaya yang datang semakin meningkat berkisar 1.6 45 semakin gelap kaca film maka nilai absorpsi semakin besar karena kaca film hitam lebih banyak menyerap cahaya.

Sedangkan untuk nilai daya absorpsi kaca film bagian luar intensitas cahaya yang datang pada kaca film kode A' 40% dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi nilai absorpsi berkisar

1,491 lux dibandingkan nilai absorpsi dengan kode A'60% semakin besar sekitar 1.645 lux. Semakin gelap kaca film maka nilai absorpsi semakin bertambah,untuk kaca film kode A' 80% sekitar 1.696 lux. Faktor yang mempengaruhi nilai absorpsi semakin bertambah atau berkurang tergantung pada tebal dan warna suatu bahan yang digunakan. Hal Ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi nilai absorpsi kaca film bagian dalam lebih kecil dibandingkan kaca film bagian luar.




Pada grafik 4.2 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang dipantulkan atau direfleksikan di bagian dalam pada kaca film kode A 40% berkisar 0,039 lux dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan pada kode A 60% yakhi berkisar 0,035 lux sedangkan untuk kaca film A 80% berkisar 0,032 lux karena semakin

gelap suatu kaca film atau tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai refleksi akan semakin kecil.

Sedangkan untuk nilai refleksi bagian luar, grafik ini menujukkan bahwa intensitas cahaya yang dipantulkan atau direfleksikan pada kaca film kode A' 40% sekitar 0,031 lux dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan pada kode A' 60% berkisar 0,029 lux dan untuk kaca film kode A' 80% berkisar 0,019 lux pada pagi hari. Faktor yang mempengaruhi nilai releksi semakin bertambah atau berkurang disebabkan oleh tingkat kegelapan suatu kaca film dan warna dari kaca film tersebut karena semakin gelap kaca film maka nilai refleksi akan semakin berkurang atau semakin kecil.

Faktor yang mempengaruhi nilai refleksi menurun pada sudut 90° karena bumi berotasi pada porosnya selama 24 jam maka setiap jarak tempuh putaran bumi adalah 360° dibagi dengan 24 jam maka setiap pergeseran matahari membutuhkan 15° selama 1 jam sehingga nilai refleksi yang dihasilkan semakin kecil, dan pada saat sudut pemantulan 90° posisi matahari tegak lurus tepat pukul 12.00 tidak ada cahaya yang dibelokkan sehingga cahaya lebih banyak diteruskan dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan.




Pada grafik 4.3 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi bagian dalam, grafik ini menujukkan bahwa cahaya yang transmisi dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi dengan kaca film kode A 40% berkisar sekitar 3.794 lux dibandingkan dengan kaca film A 60% berkisar 3.059 lux dan kaca film kode A 80% intensitas cahaya yang ditransmisikan dipagi hari yaitu 2.196 lux.

Namun intensitas cahaya yang datang dengan nilai daya yang transmisikan dari berbagai kaca film bagian luar, Grafik ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang diteruskan atau ditransmisikan pada kaca film kode A' 40% berkisar sekitar 3.228 lux dibandingkan dengan kaca film kode A' 60% berkisar 2.262 lux dan unuk kaca film kode A' 80% berkisar dan 2.015 lux di pagi. Besarnya nilai daya yang ditransmisikan pada suatu benda tergantung pada tebal dan warna atau tingkat kegelapan suatu bahan yang digunakan, maka nilai transmisi akan semakin kecil. Hal

ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain.

4.2.2 Posisi Kaca Film Di Bagian Dalam Dan Luar Untuk Kaca Film Sparta.


Hasil yang diperoleh dari kaca film di bagian dalam dan luar di tunjukkan pada grafik berikut :



Pada grafik 4.4 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film sparta bagian dalam, grafik ini menujukkan bahwa Intensitas cahaya yang datang dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi dengan kode B 40% berkisar 1.67 lux dan untuk kaca film kode B 60% warna dan kaca yang digunakan sama tetapi tingkat persen kegelapan yang berbeda namun hasil absorpsi pada pagi hari berkisar 1.663 lux, sedangkan untuk kaca film dengan kode 80% intensitas yang dihasilkan meningkat sekitar 1.684 lux.

Sedangkan untuk Intensitas cahaya yang diabsorpsikan bagian luar dengan kode B' 40% berkisar 1.508 lux sedangkan untuk kaca film kode B' 60% kaca yang digunakan sama tetapi tingkat persen kegelapan yang berbeda namun hasil absorpsi pada pagi hari berkisar 1.617 lux, dan kaca film dengan kode B' 80 % intensitas yang dihasilkan meningkat sekitar 1.662 lux. Faktor yang mempengaruhi nilai absorpsi semakin berkurang atau bertambah, karena besar nilai absorpsi cahaya pada suatu bahan tergantung pada tebal dan warna atau ingkat kegelapan suatu bahan. Bahan tersebut dikatakan benda yang opaque yaitu benda yang menyerap cahaya. Semakin gelap suatu kaca film yang digunakan maka nilai absorpsi akan semakin besar. Hal ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi nilai absorpsi dari kaca film bagian dalam lebih besar dibandingkan dengan bagian luar kaca film memiliki nilai absorpsi lebih kecil karena kaca film sparta serupa cermin dari luar dan memiliki warna didalam berwarna hitam sehingga jika dibalik menghadap ke dalam box maka cahaya yang diserap lebih kecil.

ALAUDUIN MAKASSAR



Pada grafik 4.5 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film sparta bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh kaca film dengan kode B 40% yakni berkisar 0,045 lux Sama halnya pada kaca film kode B 60% berkisar 0,47 lux sedangkan unuk kaca film kode B 80% berkisar 0,050 lux . karena kaca film kode B ini bersifat memantulkan cahaya dikarenakan kaca film tersebut berupa cermin sehingga ketika cahaya mengenai suatu permukaan maka cahaya tersebut akan terpantulkan seperti layaknya sebuah cermin ketika dihadapkan pada sinar matahari maka cahaya tersebut akan terpantul. Namun cahaya yang dihasilkan oleh kaca film kode B ini lebih besar, karena semakin gelap kaca film maka semakin besar sudut yang dipantulkan. Sebagian sinar akan mengalami pemantulan dan sebagian akan dibiaskan.

Sedangkan Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh kaca film sparta bagian luar dengan kode B' 40% yakni berkisar 0,031 lux Sama halnya pada kaca film kode B' 60% berkisar 0.023 lux sedangkan unuk kaca film kode B' 80% berkisar 0.022 lux karena kaca film kode B ini bersifat memantulkan cahaya dikarenakan kaca film tersebut berupa cermin sehingga ketika cahaya mengenai suatu permukaan maka cahaya tersebut akan terpantulkan seperti layaknya sebuah cermin ketika dihadapkan pada sinar matahari maka cahaya tersebut akan terpantul. Namun cahaya yang dihasilkan oleh kaca film kode B ini lebih besar, karena semakin gelap kaca film maka semakin besar sudut yang dipantulkan. Sebagian sinar akan mengalami pemantulan dan sebagian akan dibiaskan.

Faktor yang mempengaruhi nilai refleksi menurun pada sudut 90° karena bumi berotasi pada porosnya selama 24 jam maka setiap jarak tempuh putaran bumi adalah360° dibagi dengan 24 jam maka setiap pergeseran matahari membutuhkan 15° selama 1 jamsehingga nilai refleksi yang dihasilkan semakin kecil, dan pada saat sudut pemantulan 90° posisi matahari tegak lurus tepat pukul 12.00 tidak ada cahaya yang dibelokkan sehingga cahaya lebih banyak diteruskan dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan.




Pada grafik 4.6 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film sparta bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang diteruskan atau ditransmisikan pada kaca film kode B 40% berkisar 3.411 lux pada pagi hari. Sedangkan intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kode B 60% berkisar 2.172 lux dan dan untuk kaca film kode B 80% berkisar 2.068 lux. Semakin gelap tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai transmisi akan semakin kecil. Faktor yang mempengaruhi nilai transmisi semakin bertambah atau semakin berkurang disebabkan oleh tebal atau warna dari suatu kaca film.

Sedangkan untuk intensitas cahaya kaca film sparta dibagian luar, intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kode B' 40%. berkisar 3.105 lux, pada dipagi hari. Namun untuk intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kode B' 60% berkisar 2.416 lux dan untuk kaca film dengan kode B' 80% berkisar sekitar 2.179 lux. Semakin gelap tingkat kegelapan suau

kaca film maka nilai transmisi akan semakin kecil, faktor yang mempengaruhi nilai transmisi semakin bertambah atau berkurang disebabkan tingkat atau warna dari suatu kaca film dan tebal dari kaca film tersebut.

4.2.3 Posisi Kaca Film Di Bagian dalam dan luar unuk Kaca film jendela gedung.

Hasil yang diperoleh dari kaca film di bagian dalam dan luar di tunjukkan pada grafik berikut :




Pada grafik 4.7 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film jendela bangunan unuk bagian dalam, grafik ini menujukkan bahwa intensitas cahaya yang datang pada kaca film kode C intenistas yang dihasilkan berkisar sekitar 1.558 lux, namun pada kode D intensitas cahaya meningkat sekitar 1.608 lux sedangkan unuk kaca film kode E intensitas cahaya yang dihasilkan lebih

kecil berkisar 1,360 lux dibandingkan dengan kaca film kode F intensitas cahaya yang dihasilkan lebih besar berkisar 1.645 lux. Jika dibandingkan dari ke empat kaca film intensitas terbesar terdapat kaca film kode F.

Sedangkan untuk kaca film jendela gedung di bagian luar, untuk intensitas cahaya pada kaca film kode C' berkisar 1.596 lux pada pagi hari. Sedangkan untuk kaca film kode D' sekitar 1.485 lux namun untuk kaca film kode E' intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar sekitar 1,528 lux dibandingkan kaca film kode F' intensitas cahaya di bagian luar yang dihasilkan lebih kecil berkisar 1.286 lux. Faktor yang mempengaruhi nilai absorpsi semakin berkurang atau bertambah , karena semakin tebal dan warna atau tingkat kegelapan suatu bahan maka nilai absorpsi akan semakin berkurang atau semakin kecil. Hal ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi nilai absorpsi dari kaca film bagian dalam lebih besar dibandingkan dengan bagian luar kaca film memiliki nilai absorpsi kecil.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI






Pada grafik 4.8 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya refleksi kaca film jendela bangunan unuk bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa Intensitas cahaya pada kaca film kode C berkisar sekiar 0.047 lux dan kaca film kode D memiliki intensitas dengan sudut pemantulan cahaya yang sama yakni berkisar 0.052 lux pada hari, jika dibandingkan kaca film kode C dan D intensitas terbesar terdapat pada kaca film D walaupun kaca film tersebut memiliki merek yang sama namun warna dan tingkat kegelapan yang berbeda. Semakin gelap warna dari kaca film maka semakin kecil intensitas cahaya yang dipantulkan. Kaca film dengan kode E biasa disebut dengan kaca film dekoratif karena kaca jenis ini memiliki motif yang bermacammacam atau polos tanpa motif, kaca film jenis ini biasanya dipasang untuk membuat tampilan kaca bangunan ataupun gedung agar terlihat lebih menarik. Intensitas cahaya pada kaca film kode E berkisar 0.042 lux

dan kaca film kode F ini memiliki nilai refleksi berkisar sekitar 0,056 lux, walaupun kaca film memiliki warna dan motif yang berbeda. Kaca film jenis F memiliki kualiatas dengan kemampuan cahaya yang dapat menolak panas yang semakin meningkat. Kaca film jenis ini juga memiliki tampak dari luar berupa cermin namun dari sisi dalamnya berwarna hitam. Kaca film jenis F ini bersifat untuk menolak panas dan memantulkan cahaya.

Sedangkan untuk nilai refleksi bagian luar pada kaca film kode C' dan D' memiliki intensitas yang sama dengan sudut pemantulan cahaya yang sama yakni berkisar 0.048 lux pada pagi hari, walaupun kaca film tersebut memiliki merek yang sama namun warna dan tingkat kegelapan yang berbeda. Semakin gelap warna dari kaca maka semakin kecil intensitas cahaya yang dipantulkan. Kaca film dengan kode E' disebut dengan kaca film dekoratif karena kaca jenis ini memiliki motif yang bermacam-macam atau polos tanpa motif, Intensitas cahaya pada kaca film kode E' ini berkisar sekitar 0.053 lux sedangkan kaca film dengan kode F' berkisar 0.44 lux, kaca film kode F' ini memiliki kualiatas dengan kemampuan cahaya yang dapat menolak panas yang semakin meningkat. Kaca film jenis ini juga memiliki tampak dari luar berupa cermin namun dari sisi dalamnya berwarna hitam. Faktor yang mempengaruhi nilai refleksi semakin berkurang atau bertambah karena besarnya nilai refleksi cahaya pada suatu benda tergantung pada tebal dan warna dari bahan yang digunakan. Semakin gelap warna atau tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai refleksi akan semakin kecil.

Faktor yang mempengaruhi nilai refleksi menurun pada sudut 90° karena bumi berotasi pada porosnya selama 24 jam maka setiap jarak tempuh putaran bumi adalah360° dibagi dengan 24 jam maka setiap pergeseran matahari membutuhkan 15° selama 1 jamsehingga nilai refleksi yang dihasilkan semakin kecil, dan pada saat sudut pemantulan 90° posisi matahari tegak lurus tepat pukul 12.00 tidak ada cahaya yang dibelokkan sehingga cahaya lebih banyak diteruskan dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan.



Pada grafik 4.9 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film jendela bangunan unuk bagian dalam. Grafik ini menujukkan bahwa cahaya yang transmisi pada kaca film kode C berkisar 2.651 lux Karena semakin besar tingkat persen kegelapan maka cahaya yang diteruskan ke dalam semakin kecil. Sedangkan intensitas cahaya yang ditansmisikan oleh kaca film kode D ini


berkisar sekitar 2.764 lux, semakin tinggi persen kegelapan yang digunakan maka kaca film dapat menahan panas lebih baik. Namun intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh kaca film kode D lebih besar dibandingkan dengan kaca film kode C yang memiliki intensitas yang kecil karena memiliki tingkat kegelapan yang berbeda. Sedangkan untuk kaca film kode E memiliki intensitas cahaya berkisar 3. 679 lux pada pagi hari. Kaca film kode E memiliki warna putih bersih dan tekstur yang halus serta kaca film jenis ini juga mudah dibersihkan atau memiliki struktur yang kasar sehingga lebih mudah untuk menangkap debu yang menempel pada kaca tersebut. Dan intensitas cahaya yang ditransmisi pada kode F lebih kecil berkisar 1,248 lux dari kempat jenis kaca film jendela gedung. Kaca film kode F berkisar 2.267 lux, kaca film ini memiliki intensitas cahaya yang lebih kecil karena film tersebut memiliki sifat untuk memantulkan cahaya sehingga cahaya yang yang ditransmisikan lebih kecil. Antara keempat kaca film gedung, intensitas terbesar terletak pada kaca film kode C dan intensitas cahaya yan terkecil terletak pada kaca film kode F.

Sedangkan untuk hubungan antara nilai daya transmisi pada kaca film untuk bagian luar. Grafik ini menunjukkan bahwa Intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kaca film kode C' berkisar 2.533 lux karena semakin besar tingkat kegelapan oleh suatu kaca film maka nilai yang ditransmisikan akan semakin berkurang. Namun berbeda dengan kaca film untuk kode D' memiliki merek yang sama namun warna

dan tingkat kegelapan yang berbeda tetapi nilai cahaya yang ditransmisikan oleh kaca film kode D' lebih besar cahaya yang diteruskan berkisar 2.462 lux. Semakin gelap tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai transmisi akan semakin kecil. Kaca film kode E' memiliki intensitas cahaya yang lebih besar 3.273 lux pada pagi hari. Sedangkan untuk intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh kaca film kode F' berkisar 5.174 lux . jadi cahaya yang ditransmisikan di bagian dalam lebih kecil dibandingkan cahaya yang ditransmisikan di luar lebih besar. Besar intensitas cahaya yang ditransmisikan tergantung pada ketebalan dan warna yang digunakan. Karena setiap kaca film memiliki karakeristik yang berbeda satu sama lain.



4.2.4 Gabungan Posisi Kaca Film Di Bagian Dalam Dan Luar.



Pada grafik 4.10 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi bagian dalam, grafik ini menujukkan bahwa intensitas cahaya yang datang dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi dengan kode A 40% berkisar 1.467 lux sedangkan pada kaca film kode A 60% intensitas cahaya yang datang berkisar 1.514 lux dan untuk kaca film kode A 80%. intensitas cahaya yang datang semakin

meningkat berkisar 1.658 lux semakin gelap kaca film maka nilai absorpsi semakin besar karena kaca film hitam lebih banyak menyerap cahaya.

Hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film sparta bagian dalam, grafik ini menujukkan bahwa Intensitas cahaya yang datang dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi dengan kode B 40% berkisar 1.467 lux dan untuk kaca film kode B 60% warna dan kaca yang digunakan sama tetapi tingkat persen kegelapan yang berbeda namun hasil absorpsi pada pagi hari berkisar 1.663 lux, sedangkan untuk kaca film dengan kode 80% intensitas yang dihasilkan meningkat sekitar 1.684 lux.

Hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film jendela bangunan unuk bagian dalam, grafik ini menujukkan bahwa intensitas cahaya yang datang pada kaca film kode C intenistas yang dihasilkan berkisar sekitar 1.558 lux, namun pada kode D intensitas cahaya meningkat sekitar 1.608 lux sedangkan unuk kaca film kode E intensitas cahaya yang dihasilkan lebih kecil berkisar 1,434 lux dibandingkan dengan kaca film kode F intensitas cahaya yang dihasilkan lebih besar berkisar 1.645 lux. Jika dibandingkan dari ke empat kaca film intensitas terbesar terdapat kaca film kode F.


Sedangkan untuk nilai daya absorpsi kaca film bagian luar intensitas cahaya yang datang pada kaca film kode A' 40% dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi nilai absorpsi berkisar 1,491 lux dibandingkan nilai absorpsi dengan kode A'60% semakin besar sekitar

1.645 lux. Semakin gelap kaca film maka nilai absorpsi semakin bertambah,untuk kaca film kode A' 80% sekitar 1.696 lux. Faktor yang mempengaruhi nilai absorpsi semakin bertambah atau berkurang tergantung pada tebal dan warna suatu bahan yang digunakan. Hal Ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi nilai absorpsi kaca film bagian dalam lebih kecil dibandingkan kaca film bagian luar.

Sedangkan untuk Intensitas cahaya yang diabsorpsikan bagian luar dengan kode B' 40% berkisar 1.508 lux sedangkan untuk kaca film kode B' 60% kaca yang digunakan sama tetapi tingkat persen kegelapan yang berbeda namun hasil absorpsi pada pagi hari berkisar 1.617 lux, dan kaca film dengan kode B' 80 % intensitas yang dihasilkan meningkat sekitar 1.662 lux. Faktor yang mempengaruhi nilai absorpsi semakin berkurang atau bertambah, karena besar nilai absorpsi cahaya pada suatu bahan tergantung pada tebal dan warna atau ingkat kegelapan suatu bahan. Bahan tersebut dikatakan benda yang opaque yaitu benda yang menyerap cahaya. Semakin gelap suatu kaca film yang digunakan maka nilai absorpsi akan semakin besar. Hal ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi nilai absorpsi dari kaca film bagian dalam lebih besar dibandingkan dengan bagian luar kaca film memiliki nilai absorpsi lebih kecil karena kaca film sparta serupa cermin dari luar dan memiliki warna didalam berwarna hitam sehingga jika dibalik menghadap ke dalam box maka cahaya yang diserap lebih kecil.

Dan untuk kaca film jendela gedung di bagian luar, untuk intensitas cahaya pada kaca film kode C' berkisar 1.596 lux pada pagi hari. Sedangkan untuk kaca film kode D' sekitar 1.485 lux namun untuk kaca film kode E' intensitas cahaya yang dihasilkan berkisar sekitar 1,528 lux dibandingkan kaca film kode F' intensitas cahaya di bagian luar yang dihasilkan lebih kecil berkisar 1.286 lux. Faktor yang mempengaruhi nilai absorpsi semakin berkurang atau bertambah , karena semakin tebal dan warna atau tingkat kegelapan suatu bahan maka nilai absorpsi akan semakin berkurang atau semakin kecil. Hal ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Jadi nilai absorpsi dari kaca film bagian dalam lebih besar dibandingkan dengan bagian luar kaca film memiliki nilai absorpsi kecil.





Pada grafik 4.11 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang dipantulkan atau direfleksikan di bagian dalam pada kaca film kode A 40% berkisar 0,039 lux dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan pada kode A 60% yakhi berkisar 0,035 lux sedangkan untuk kaca film A 80% berkisar 0,032 lux karena semakin

gelap suatu kaca film atau tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai refleksi akan semakin kecil.

Hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film sparta bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh kaca film dengan kode B 40% yakni berkisar 0,045 lux Sama halnya pada kaca film kode B 60% berkisar 0,47 lux sedangkan unuk kaca film kode B 80% berkisar 0,050 lux . karena kaca film kode B ini bersifat memantulkan cahaya dikarenakan kaca film tersebut berupa cermin sehingga ketika cahaya mengenai suatu permukaan maka cahaya tersebut akan terpantulkan seperti layaknya sebuah cermin ketika dihadapkan pada sinar matahari maka cahaya tersebut akan terpantul. Namun cahaya yang dihasilkan oleh kaca film kode B ini lebih besar, karena semakin gelap kaca film maka semakin besar sudut yang dipantulkan. Sebagian sinar akan mengalami pemantulan dan sebagian akan dibiaskan.

Hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya refleksi kaca film jendela bangunan unuk bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa Intensitas cahaya pada kaca film kode C berkisar sekiar 0.047 lux dan kaca film kode D memiliki intensitas dengan sudut pemantulan cahaya yang sama yakni berkisar 0.052 lux pada hari, jika dibandingkan kaca film kode C dan D intensitas terbesar terdapat pada kaca film D walaupun kaca film tersebut memiliki merek yang sama namun warna dan tingkat kegelapan yang berbeda. Semakin gelap warna

dari kaca film maka semakin kecil intensitas cahaya yang dipantulkan. Kaca film dengan kode E biasa disebut dengan kaca film dekoratif karena kaca jenis ini memiliki motif yang bermacam-macam atau polos tanpa motif, kaca film jenis ini biasanya dipasang untuk membuat tampilan kaca bangunan ataupun gedung agar terlihat lebih menarik. Intensitas cahaya pada kaca film kode E berkisar 0.042 lux dan kaca film kode F ini memiliki nilai refleksi berkisar sekitar 0,056 lux, walaupun kaca film memiliki warna dan motif yang berbeda. Kaca film jenis F memiliki kualiatas dengan kemampuan cahaya yang dapat menolak panas yang semakin meningkat. Kaca film jenis ini juga memiliki tampak dari luar berupa cermin namun dari sisi dalamnya berwarna hitam. Kaca film jenis F ini bersifat untuk menolak panas dan memantulkan cahaya.

Sedangkan untuk nilai refleksi bagian luar, grafik ini menujukkan bahwa intensitas cahaya yang dipantulkan atau direfleksikan pada kaca film kode A' 40% sekitar 0,031 lux dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan pada kode A' 60% berkisar 0,029 lux dan untuk kaca film kode A' 80% berkisar 0,019 lux pada pagi hari. Faktor yang mempengaruhi nilai releksi semakin bertambah atau berkurang disebabkan oleh tingkat kegelapan suatu kaca film dan warna dari kaca film tersebut karena semakin gelap kaca film maka nilai refleksi akan semakin berkurang atau semakin kecil.

Untuk Sedangkan Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh kaca film sparta bagian luar dengan kode B' 40% yakni berkisar 0,031 lux


Sama halnya pada kaca film kode B' 60% berkisar 0.023 lux sedangkan unuk kaca film kode B' 80% berkisar 0.022 lux karena kaca film kode B ini bersifat memantulkan cahaya dikarenakan kaca film tersebut berupa cermin sehingga ketika cahaya mengenai suatu permukaan maka cahaya tersebut akan terpantulkan seperti layaknya sebuah cermin ketika dihadapkan pada sinar matahari maka cahaya tersebut akan terpantul. Namun cahaya yang dihasilkan oleh kaca film kode B ini lebih besar, karena semakin gelap kaca film maka semakin besar sudut yang dipantulkan. Sebagian sinar akan mengalami pemantulan dan sebagian akan dibiaskan.

Dan untuk nilai refleksi bagian luar pada kaca film kode C' dan D' memiliki intensitas yang sama dengan sudut pemantulan cahaya yang sama yakni berkisar 0.048 lux pada pagi hari, walaupun kaca film tersebut memiliki merek yang sama namun warna dan tingkat kegelapan yang berbeda. Semakin gelap warna dari kaca maka semakin kecil intensitas cahaya yang dipantulkan. Kaca film dengan kode E' biasa disebut dengan kaca film dekoratif karena kaca jenis ini memiliki motif yang bermacam-macam atau polos tanpa motif, Intensitas cahaya pada kaca film kode E' ini berkisar sekitar 0.053 lux sedangkan kaca film dengan kode F' berkisar 0.044 lux, kaca film kode F' ini memiliki kualiatas dengan kemampuan cahaya yang dapat menolak panas yang semakin meningkat. Kaca film jenis ini juga memiliki tampak dari luar berupa cermin namun dari sisi dalamnya berwarna hitam. Faktor yang

mempengaruhi nilai refleksi semakin berkurang atau bertambah karena besarnya nilai refleksi cahaya pada suatu benda tergantung pada tebal dan warna dari bahan yang digunakan. Semakin gelap warna atau tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai refleksi akan semakin kecil.

Faktor yang mempengaruhi nilai refleksi menurun pada sudut 90° karena bumi berotasi pada porosnya selama 24 jam maka setiap jarak tempuh putaran bumi adalah360° dibagi dengan 24 jam maka setiap pergeseran matahari membutuhkan 15° selama 1 jamsehingga nilai refleksi yang dihasilkan semakin kecil, dan pada saat sudut pemantulan 90° posisi matahari tegak lurus tepat pukul 12.00 tidak ada cahaya yang dibelokkan sehingga cahaya lebih banyak diteruskan dibandingkan dengan cahaya yang dipantulkan.





Pada grafik 4.13 hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi bagian dalam, grafik ini menujukkan bahwa cahaya yang transmisi dengan sudut pemantulan 15° pada pukul 07.00 pagi dengan kaca film kode A 40% berkisar sekitar 3.794 lux dibandingkan dengan kaca film A 60% berkisar 3.059 lux dan kaca film kode A 80% intensitas cahaya yang ditransmisikan dipagi hari yaitu 2.196 lux.

Hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film sparta bagian dalam. Grafik ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang diteruskan atau ditransmisikan pada kaca film kode B 40% berkisar 3.411 lux pada pagi hari. Sedangkan intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kode B 60% berkisar 2.172 lux dan dan untuk kaca film kode B 80% berkisar 2.068 lux. Semakin gelap tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai transmisi akan semakin kecil. Faktor yang mempengaruhi nilai transmisi semakin bertambah atau semakin berkurang disebabkan oleh tebal atau warna dari suatu kaca film.

Hubungan antara besar sudut cahaya yang datang dengan nilai daya absorbsi kaca film jendela bangunan unuk bagian dalam. Grafik ini menujukkan bahwa cahaya yang transmisi pada kaca film kode C berkisar 2.651 lux Karena semakin besar tingkat persen kegelapan maka cahaya yang diteruskan ke dalam semakin kecil. Sedangkan intensitas cahaya yang ditansmisikan oleh kaca film kode D ini berkisar sekitar 2.764 lux, semakin tinggi persen kegelapan yang digunakan maka kaca film dapat menahan panas lebih baik. Namun intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh kaca film kode D lebih besar dibandingkan dengan kaca film kode C yang memiliki intensitas yang kecil karena memiliki tingkat kegelapan yang berbeda. Sedangkan untuk kaca film kode E memiliki intensitas cahaya berkisar 3. 679 lux pada pagi hari. Kaca film kode E memiliki warna putih bersih dan tekstur yang halus serta kaca film jenis ini juga mudah dibersihkan atau memiliki struktur yang kasar sehingga lebih

mudah untuk menangkap debu yang menempel pada kaca tersebut. Kaca film kode F berkisar 2.267 lux, kaca film ini memiliki intensitas cahaya yang lebih kecil karena film tersebut memiliki sifat untuk memantulkan cahaya sehingga cahaya yang yang ditransmisikan lebih kecil. Antara keempat kaca film gedung , intensitas terbesar terletak pada kaca film kode C dan intensitas cahaya yan terkecil terletak pada kaca film kode F.

Namun intensitas cahaya yang datang dengan nilai daya yang transmisikan dari berbagai kaca film bagian luar, Grafik ini menunjukkan bahwa intensitas cahaya yang diteruskan atau ditransmisikan pada kaca film kode A' 40% berkisar sekitar 3.228 lux dibandingkan dengan kaca film kode A' 60% berkisar 2.262 lux dan unuk kaca film kode A' 80% berkisar dan 2.015 lux di pagi. Besarnya nilai daya yang ditransmisikan pada suatu benda tergantung pada tebal dan warna atau tingkat kegelapan suatu bahan yang digunakan, maka nilai transmisi akan semakin kecil. Hal ini karena setiap kaca film mempunyai karakteristik yang berbeda satu UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sedangkan untuk intensitas cahaya kaca film sparta dibagian luar, intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kode B' 40%. berkisar 3.105 lux, pada dipagi hari. Namun untuk intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kode B' 60% berkisar 2.416 lux dan untuk kaca film dengan kode B' 80% berkisar sekitar 2.179 lux. Semakin gelap tingkat kegelapan suau kaca film maka nilai transmisi akan semakin kecil, faktor yang mempengaruhi nilai transmisi semakin bertambah atau berkurang

disebabkan tingkat atau warna dari suatu kaca film dan tebal dari kaca film tersebut.

Sedangkan untuk hubungan antara nilai daya transmisi pada kaca film untuk bagian luar. Grafik ini menunjukkan bahwa Intensitas cahaya yang ditransmisikan pada kaca film kode C' berkisar 2.533 lux karena semakin besar tingkat kegelapan oleh suatu kaca film maka nilai yang ditransmisikan akan semakin berkurang. Namun berbeda dengan kaca film untuk kode D' memiliki merek yang sama namun warna dan tingkat kegelapan yang berbeda tetapi nilai cahaya yang ditransmisikan oleh kaca film kode D' lebih besar cahaya yang diteruskan berkisar 2.462 lux. Semakin gelap tingkat kegelapan suatu kaca film maka nilai transmisi akan semakin kecil. Kaca film kode E' memiliki intensitas cahaya yang lebih besar 3.273 lux pada pagi hari. Sedangkan untuk intensitas cahaya yang ditransmisikan oleh kaca film kode F' berkisar 5.174 lux . jadi cahaya yang ditransmisikan di bagian dalam lebih kecil dibandingkan cahaya yang diteruskan di luar lebih besar. Besar intensitas cahaya yang ditransmisikan tergantung pada ketebalan dan warna yang digunakan. Karena setiap kaca film memiliki karakeristik yang berbeda satu sama lain.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

untuk nilai daya absorpsi dari dalam kaca film yang tertinggi terdapat pada kaca film dengan kode B 80%, sedangkan nilai absorpsi terendah terdapat pada kode E. Untuk nilai refleksi tertinggi terdapat pada kode A 80%. Untuk nilai transmisi tertinggi terdapat pada kode A 40% namun nilai transmisi terendah terdapat pada kode B 60%. Sedangkan untuk nilai absorpsi dari luar kaca film yang tertinggi terdapat pada kaca film dengan kode A' 80%, sedangkan nilai absorpsi terendah terdapat pada kode F'. Untuk nilai refleksi tertinggi terdapat pada kode E' namun nilai refleksi terendah terdapat pada kode E' namun nilai refleksi tertinggi terdapat pada kode E' namun nilai refleksi terdapat pada kode E' namun nilai transmisi tertinggi terdapat pada kode E' namun nilai terdapat pada kode A' 80%.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 5.2 Saran

Adapun saran Kepada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan banyak macam kaca film yakni kaca film mobil dan jendela gedung dengan beberapa merek.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-karim.

Andi.2012. Perancangan sistem monitoring intensitas cahaya matahari. Teknik eletro Universitas maritim raja ali haji.

Ahmad Abu Hamid.2007. Kalor dan termodinamika. Universitas negeri Yogyakarta.

Chairul Gagarin Irianto. Studi Optimasi Sistem Pencahayaan Ruang Kuliah Dengan Memanfaatkan Cahaya Alam. Vol. 5 No. 2, Februari 2006, hlm. 1-20.

Chirstina Dwi Ratnawati.2005. Reflektansi dan transmitansi Cahaya pada larutan gula dan larutan garam. Universitas diponogoro.

Dra. Djusmaini Djamas.1993. Ab<mark>sorbsi r</mark>adiasi matahari oleh permukaan berwarna. Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Padang.

Dzulflih.2014. Bidang Optik dan Opteoelektronika dalam mengevaluasi distribusi pada Sun Gard. Laboratorium Fisika FMIPA.ITS

Hisham Elkadi. Routledge, 2016. Cultures of glass Architecture.Jakarta.PT. asahimas flass glass.

Kementrian Agama. Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2010. Lentera Abadi. Jakarta

Made Wirawan.2015. Pengaruh susunan pipa laluan terhadap pemanfaatan kalor pada kolektor surya pelat datar absorber granite. Volume 5 No.1. Universitas mataram.

Noer Tjahja Moekthi P.1997. Pengukuran intensitas penerangan. Surabaya. Universitas diponegoro.

Noer Tjahja Moekthi P. 2013. Sistem informasi penjualan pemasangan kacafilm "hs auto film". Fakultas teknik. Universitas diponegoro.

Ryani gunawan.ST., MT.2014. Studi Pengembangan Rancangan Bukaan Pencahayan Pada Pipa Horisontal. Universitas Katolik Parahyangan.

Ryani gunawan.ST., MT.2014. Simulasi Rancangan Bukaan Pencahayaan Cahaya Matahari Langsung.Universitas Katolik Parahyangan.

Shihab M. Quraish.2002. Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian AlQuran: Jakarta.Lentara hati volume 5, 6 dan 14.

Spectrum value point.2015. Last updated Friday 18 Desember 2015.

Warta Al-Azhar.2013.sisipan majalah media silaturahmi, komunikasi dan informasi keluarga besar YPI Al-Azhar Edisi 263. Jakarta selatan.

Wenny Wahyuni.2015. Rancang bangun alat ukur transmisi dan absorpsi cahaya berbasis arduino dan labview.bandung indonesia.

Written By administator. 2011. Saturday. Last updated Tuesday. 26 Juni 2012.

Yenni Khristiani.2013. Analisis ragam dan perubahan konsepsi kalor siswa SMA negeri 5 malang. Universitas negeri malang.



RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Sri cahya kurniawaty awing lahir di Manado pada tanggal 30 Oktober 1994. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Ayahanda Sahabuddin Tompo Awing dan Ibunda Warisa Brahima. Penulis tamat di SD Inpres Jongaya Makassar pada tahun 2006, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan

di SMP Negeri 3 Tompo Bulu Bantaeng pada tahun 2007 kemudian pada tahun 2008 penulis berpindah sekolah di SMP Negeri 6 Manado dan tamat pada tahun 2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Makassar tamat tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Berkat lindungan Allah swt, dan iringan do'a kedua orang tua, iringan do'a nenek yang menjaga selama kecil hingga sekarang, iringan do'a saudra-saudaraku dan keluargaku, juga berkat bimbingan para dosen dan dukungan dari teman-teman seperjuangan dan sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Studi Fisis Daya Absorpsi, Refleksi, Transmisi Berbagai Kaca Film".





Kaca Film Mobil Hitam.

Kaca film mobil Sparta.

Kaca Film Jendela Gedung.

MAKASSAR

		<u> </u>	07.00 15	08'00 30	09.00 45	10.00 60	11.00 75	12.00 90	13.00 105	14,00 120	15.00 135
		≘	1	2	3	4	2	9	7		6
	transmisi	lt/lo×100%	3,794	4,287	5,283	8,542	11.103	13,692	13,965	14,503	15,065
40%			0,039	0.041	0.048	0.052	0.073	0.000	0.065	0.106	0.099
egelapan	refleksi	lo Cos Ai	94,757	89.893	86.338	69.600	37.063	0,000	-35,769	-9,515	-10.373
ıca film mobil hitam dengan tingkat kegelapan 40%		Ir Cos Or	3,660	3.697	4.115	3,605	2.689	0.000	-2.314	-1,010	-1.025
am dengar	rpsi		1.421	1.368	1.277	1.068	0.955	0,864	0.855	0.839	0.822
mobil hita	absorpsi	lt/10	0.037941	0.042871	0,052826	0.085417	0,111034	0.136925	0.139653	0,145034	0.150648
kaca film		suhu	35.7	38.5	40.2	48,8	50.4	56.2	57.5	43.3	37.3
A	UN	 	3772	4420 4420		11890	15900	24400	- 19300	2760	2210
A		. *	3790	4270	5820	7210	10390	11600	8940	2030	1450
	M	A	98100	103800	122100	139200	143200	178200	138200	19030	14670
						bagian dalam					

		A	_ <u>~</u>	aca film ı	kaca film mobil hitam dengan tingkat kegelapan 40%	n dengan	tingkat ke	gelapan 4	%D:				
			UI		absorpsi	rpsi		refleksi		transmisi	9		±
		. 	NI <u>V</u> E	suhu	11/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	≘]a	sagar
	96400	2960	3142	36,1	0.032282	1,491	2.878	93,115	0,031	3.228	1	02.00	15
	105100	3410	4530	39.4	0.043102	1,366	2.953	91.019	0.032	4.310	2	08:00	99
	123000	4140	6460	41.8	0.05252	1,280	2.927	86.974	0.034	5.252	3	09:00	45
bagian luar	141500	0899	12460	49.1	0.088057	1,055	3,415	70,750	0.048	8.806	4	10.00	09
	144600	0696	13200	51.5	0.091286	1,040	2,508	37,425	290'0	9.129	5	11.00	75
	139200	11790	15290	56.7	0,109842	0.959	000'0	0.000	0,000	10,984	9	12.00	90
	128200	7940	16620	54.5	0,129641	0,887	-2,055	-33,181	0,062	12.964	7	13.00	105
	45700	2050	6750	41.2	0.147702	0,831	-1.025	-22,850	0.045	14,770	8	14.00	120
	45250	1450	6672	35.8	0,147448	0,831	-1,025	-31,997	0,032	14,745	9	15.00	135

		A		kaca fi	kaca film mobil dengan tingkat kegelapan 60%	lengan tir	ıgkat kege	lapan 60%	0				
	N	U	U		absorpsi	rpsi		refleksi		transmisi	9	80	+ T
		<u> </u>	NI¥E	suhu	11/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	2	Jall	sagar
76	76500	2672	2330	30,6	0,030588	1.514	2.581	73,893	0.035	3,059	1	02.00	15
91	91400	3280	3360	32.8	0.043326	1,363	2,841	79.155	0.036	4,333	2	08.00	30
10	104700	5650	2360	39.1	0.056925	1.245	3,995	74,034	0.054	5.692	3	09:00	45
bagian dalam 12	125800	7650	11660	41,5	0,092687	1,033	3.825	62.900	0.061	9,269	4	10.00	99
14	142800	11280	16500	45.1	0.115546	0.937	2.920	40.117	0.073	11,555	5	11.00	75
15	155000	13200	18250	52.1	0.117097	0.931	0,000	0,000	0,000	11,710	9	12.00	90
13	139300	0288	16720	55.2	0.120029	0.921	-2,296	-36,054	0.064	12,003	7	13.00	105
12	121400	5650	16886	33,7	0.139094	0.857	-2,825	-60,700	0.047	13,909	8	14,00	120
57	57800	2340	8160	30.1	0.141176	0.850	-1,655	-40,871	0.040	14,118	9	15.00	135

		A			absorpsi	rpsi		refleksi		transmisi	9		-4 -7 -7
	M	Ŀ	UĦÍ	suhu	11/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	2	Jam	sugut
	87620	2562	<u>19</u> 82	30.2	0,02262	1.645	2.491	84,634	0.029	2,262	1	02.00	15
	00096	3690	3870	32.7	0.038229	1,418	3.196	83,138	0,038	3.823	2	08'00	30
	109300	4330	4926	40,4	0.045069	1,346	3.062	77,287	0,040	4.507	3	00'60	45
bagian luar	113600	6120	A 590	42.7	0,110827	0.955	3.060	56,800	0.054	11.083	4	10.00	09
	130600	8410	17800	45,1	0.136294	0,866	2.177	33,802	0.064	13,629	5	11.00	75
	145300	24210	202/20	56,2	0.142602	0,846	0.000	0.000	0,000	14,260	9	12.00	96
	139800	11410	21100	57.6	0.15093	0,821	-2,953	-36,183	0,082	15.093	7	13.00	105
	119200	9320	18590	32.3	0.155956	0,807	-4,660	-58,600	0,080	15,596	8	14.00	120
	82500	2835	12970	30.1	0.157212	0,804	-2,005	-46,245	0.043	15.721	6	15.00	135

				kaca fi	kaca film mobil dengan tingkat kegelapan 80%	engan tin	gkat kege	lapan 80%					
	L	A			absorpsi	rpsi		refleksi		transmisi	9	 	+.
	으		יו <u>א</u> ַט	suhu	1t/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	≘	Jall Tall	sagar
	87420	2767	1920	30.7	0,021963	1.658	2,691	84,441	0.032	2,196	1	02'00	15
	96400	3258	52種	32,9	0,054668	1,262	2.903	83,485	0.035	5,467	2	08.00	30
	102700	4140	6480	34.6	960890'0	1,200	3,148	72.620	0.043	6.310	3	09:00	45
bagian dalam	126100	6210	112種	42.7	0.089136	1.050	3,650	63,050	0.058	8.914	4	10.00	99
	132400	6564	12260	44.5	0,092598	1.033	2,512	34,268	0.073	9,260	5	11.00	75
	142100	14920	15700	51.3	0,110486	0.957	0,000	0,000	0,000	11.049	9	12.00	90
	136300	2860	15720	55.2	0.115334	0.938	-1.517	-35,277	0.043	11,533	7	13.00	105
	125300	4680	14790	32.1	0.118037	0.928	-2.340	-62,650	0.037	11,804	8	14.00	120
	102100	3452	12890	30.8	0.126249	0.899	-2,441	-72,196	0.034	12,625	9	15.00	135

				5 5 5 6	המנים ווווו וווטטוו ערווצמוו נוווצהמני הכצרומףמון טטיפ	100 100 100 100 100)	5	e				
			1		absorpsi	rpsi		refleksi		transmisi	9	3	+ <u>+</u>
	으	<u>-</u> _/	NIVE	suhu	11/10		Ir Cas Or	lo Cos O i		It/10×100%	2	Jam	sugur
	78900	1470	1590SI	30.2	0.020152	1,696	1,420	76.212	0.019	2.015	1	02'00	15
٥,	00896	1882	2670 X	33,1	0.027583	1,559	1,630	83,831	0,019	2.758	2	08'00	30
	102800	C2960	SL/ 0998	37	0.035603	1,449	2,093	72,691	0,029	3,560	3	09'00	45
bagian luar 1	129400	0.4410	8050	43.8	0.06221	1,206	2,205	64,700	0,034	6.221	4	10,00	99
	143100	7750	EG0866	45.2	0.069741	1.157	2,006	37.037	0.054	6.974	5	11.00	75
	152100	10210	15200	53.7	0.099934	1,000	0,000	0.000	0,000	9.993	9	12,00	90
	136300	0986	17410	56.4	0.127733	0.894	-2.552	-35,277	0,072	12.773	7	13,00	105
	128500	0698	16990	32.1	0.132218	0.879	-4.315	-64,250	0,067	13,222	8	14,00	120
L	87800	5210	12576	31.2	0.143235	0.844	-3,684	-62,084	0.059	14,323	9	15.00	135

			Δ		kaca film sparta dengan tingkat kegelapan 40%	a dengan tir	gkat kegela _l	pan 40%					
		M	1		absorpsi	JSİ		refleksi		transmisi	ç S		
	으	_/ 	±	Suhu	It/Io		Jr Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	≘	Jall	sudut
	42800	1920	1460	98 RSI	0.03411215	1,467	1.854	41,341	0,045	3,411	1	02'00	15
	105300	>5480	4230	43.1	0,04017094	1,396	4,7458	91,193	0.052	4.017	2	08'00	30
	128100	C7930	7860	50.9	0.061358314	1,212	2,607	90.58	0.062	6.136	3	09'00	45
bagian dalam	131200	9150	8230	52.1	0.062728659	1,203	4.575	9'59	0.070	6.273	4	10,00	09
	142900	10880	11320	53.1	0.079216235	1,101	2,816	36,985	9/0'0	7.922	5	11.00	75
	146800	11120	16200	₹ 54.2	0.110354223	0.957	0,000	0,000	0,000	11.035	9	12.00	90
	135100	0966	14900	40.7	0.110288675	0.957	-2,557	-34,967	0,073	11.029	7	13,00	105
	129700	9480	14860	39.8	0.114572089	0.941	-4,74	-64,85	0.073	11.457	8	14,00	120
	108900	7250	12520	38.2	0.11496786	0,939	-5,127	-77,004	0.067	11.497	9	15.00	135

				~	kaca film sparta dengan tingkat kegelapan 40%	dengan tir	ngkat kegel	apan 40%					
		1			absorpsi	JSİ		refleksi		transmisi	9		
	으	/ 1 A	NIVE	ghs	lt/10		1r Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	2	Jam	sudut
	61200	1890	RS1001	34.8	0.031045752	1,508	1.826	59,115	0,031	3.105	Ţ	02.00	15
	104700	5980	4270 Y	40	0.04078319	1,390	5,328	90,676	0.059	4.078	2	08.00	30
	128100	<i>G</i> 7720	5490 5	51.4	0,042857143	1,368	5,870	90,580	0.065	4,286	3	00'60	45
bagian luar	132700	08820	6350	52.9	0.047852298	1.320	5.870	96,350	0.088	4,785	4	10.00	09
	156900	712120	E0158	53,4	0.054238368	1,266	3,137	40,609	0.077	5,424	5	11.00	72
	142400	10320	9280	54,4	0.065168539	1,186	0,000	0,000	0.000	6.517	9	12.00	98
	134200	9820	13820	40.1	0.102980626	0,987	-2,594	-34,734	0.075	10,298	7	13.00	105
	116500	8200	14280	38.5	0.122575107	0.912	-4,250	-58,250	0.073	12,258		14.00	120
	98200	6542	16230	36.2	0,165274949	0.782	-4,626	-69,438	0.067	16,527	9	15.00	135

			<u>%</u>	kaca film merek sparta dengan tingkat kegelapan 60%	rta dengar	ntingkat ke	gelapan 60	%				
1		A		absorpsi	!!		refleksi		transmisi	Š		
으	M	UN T	suhu	lt/10		Ir Cos Or	lo Cos Oi		lt/lo×100%	ΠU	Jam	sudut
74600	A	3504 1620	32.1	0,021715818	1.663	3.382	72.058	0.047	2.172	1	00'20	15
119000	K	6500 4990	37.7	0.041932773	1,377	5.629	103,057	0.055	4,193	2	08'00	30
129800	A	9540 8624	42.9	0.066440678	1.178	6:039	91,783	0.066	6,644	3	00'60	45
138300	S	10180 9EE	47.1	0.066305134	1,178	5.090	69,150	0.074	6.631	4	10.00	60
141900	S A	1280 11530	55.2	0,081254405	1.090	2.920	36,726	0.079	8.125	5	11.00	75
147100	R	2190 12130	56.2	0.082460911	1.084	0.000	0,000	0000	8.246	9	12.00	90
103700		7420 10230	52.8	0.098649952	1,006	-2.179	-26,840	0.081	9.865	7	13.00	105
37550		2620 3880	52.1	0.103328895	0.986	-1,410	-18,775	0.075	10,333	8	14,00	120
25240		1810 2670	49.5	0.105784469	976.0	-1,280	-17.847	0.072	10,578	6	15.00	135

				ka Ka	kaca film merek sparta dengan tingkat kegelapan 60%	parta den	gan tingkat	: kegelapan	%09				
			A		absorpsi	·10		refleksi		transmisi	ç	 	
	으	М	-	릙	lt/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/10 X 100%	≘	lle(sudut i
	77000	1760	1990	7.5 VER	0.024155844	1,617	1,700	74,376	0,023	2,416	1	02'00	15
	119000	K _E ,	d628	SITAS	0.038890756	1,410	5,084	103,057	0,049	3.889	2	08'00	30
	142200	7139	2830	7.28.7	0.040998594	1,387	5,084	100,551	0,051	4,100	3	00'60	45
bagian luar	142900	9820	0169	A E	0.048355493	1,316	4,675	71.450	0.065	4,836	4	10,00	60
	145500	10770	9250	E SE	0.065429553	1,184	37.78	37,658	0.074	6.543	5	11,00	75
	148600	13950	15720	1.95.	0.105787349	976.0	000'0	000'0	0,000	10,579	9	12,00	90
	136800	10300	16520	48.5	0.120760234	0.918	-2,666	-35,406	0.075	12.076	7	13,00	105
	15541	2010	2710	46.3	0.174377453	0,759	-1,005	-7,771	0,129	17,438	8	14,00	120
	13241	1416	2540	45.2	0.191828412	0.717	-1,001	-9,363	0,107	19,183	9	15.00	135

					kaca film sparta dengan tingkat kegelapan 80%	dengan ti	ingkat kege	elapan 80%					
		N	1		absorpsi	Si		refleksi		transmisi	ç	ä	
	으	/ - A	NIVE ±	suhu	It/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	≘	Jalli	sudut
	61400	3076	1270 KS	32.5	0.020684039	1,684	2.971	59,308	0,050	2,068	1	02''00	15
	82100	4820	3790 YS	38,4	0.046163216	1,336	4,174	71.101	0.059	4,616	2	08'00	30
	133900	9620	11250	44.8	0,084017924	1,076	6.802	94,682	0.072	8,402	3	09'00	45
bagian dalam	141100	C11180	12260	47.8	0.086888731	1,061	5.590	70,550	0,079	8988	4	10,00	09
	143200	11450	13560	55.5	0.094692737	1,024	2.964	37.063	0,080	9,469	5	11.00	75
	145300	10160	14010	56.5	0.096421198	1.016	0,000	000'0	0,000	9,642	9	12.00	90
	131200	10630	12850	53.1	0.097942073	1,009	-2,751	-33,957	0,081	9.794	7	13.00	105
	103800	7890	10490	52.9	0.10105973	0,995	-3,945	-51,900	0,076	10,106	8	14,00	120
	83300	7120	9120	49.2	0.109483794	0.961	-5,035	-65.973	0,076	10,948	9	15.00	135

				<u> </u>	kaca film sparta dengan tingkat kegelapan 80%	dengan ti	ngkat kege	lapan 80%					
		M			absorpsi	Si		refleksi		transmisi	ç	i.	
	으	-/ Ā	±	suhu	11/10		Ir Cos Or	lo Cos Oi		lt/lo×100%	===	Jaiii	sudut
	72500	1620	1580 SZ	32.4	0.021793103	1,662	1.565	70,030	0,022	2.179	1	02'00	15
	103500	4570	3220 A	38.2	0.031111111	1.507	4.072	89,634	0.045	3,111	2	08'00	30
	123000	C5880	4610 5	44,5	0.037479675	1,426	4,471	86.974	0.051	3,748	3	00'60	45
bagian luar	131500	C7 210	6570	47.8	0.049961977	1,301	3.605	65,750	0,055	4,996	4	10,00	60
	145300	9380	11990	55.3	0.082518926	1.083	2,428	309'28	0,065	8,252	5	11.00	75
	156900	9610	17160^{-2}	56.3	0.109369025	0,961	0.000	0,000	0,000	10,937	6	12.00	90
	131100	7720	15650	53.1	0.119374523	0.923	-2,549	-33.931	0,075	11.937	7	13,00	105
	124200	4250	18090	52.1	0.145652174	0.837	-2,125	-62.100	0.034	14,565	8	14,00	120
	08906	2470	18980	49.1	0.209307455	0.679	-1,747	-64,120	0,027	20,931	9	15.00	135

		A		kacaf	cafilm riben hitam dengan tingkat kegelapan 80%	ım dengaı	ı tingkat ke	egelapan 80	%6				
		L	UI		absorpsi	osi		refleksi		transmisi	9	arc :	+ - - -
	으		NIĀE	suhu	1t/10		Ir Cos Or	lo Cos Oi		It/10×100%	<u> </u>	Jaill	sudut
	117700	4570	31205	32.2	0.02650807	1.577	4.414	94,371	0.047	2.651	1	02,00	15
	110200	> 5960	2970	35.1	0.026951	1,569	5,162	95,436	0.054	2.695	2	08,00	30
	122600	028420	451	36.9	0.0367863	1.434	5.954	86.691	0,069	3.679	3	09,00	45
bagian dalam	132100	0696	6570	44.8	0,04973505	1.303	4.845	66,050	0,073	4,974	4	10,00	9
	142600	10280	939	51.8	0,0588359	1,230	2,661	36,908	0,072	5.884	5	11.00	75
	155900	U11210	979	52.7	0,06279666	1,202	0,000	0,000	0,000	6.280	6	12.00	90
	130800	8920	11910	49.1	0,09105505	1,041	-2.309	-33,854	0,068	9.106	7	13,00	105
	114100	7640	11690	44.2	0,10245399	0.989	-3.820	-57,050	0.067	10.245	8	14,00	120
	00986	5790	11100	33,4	0,11257606	0.949	-4,094	-69,721	0.059	11,258	9	15.00	135

			A	kaca fi	kacafilm ribenhitam dengantingkat kegelapan 80%	ım denga	n tingkat k	egelapan 80	%				
		M	1	UN	absorpsi	osi		refleksi		transmisi	9	ao.	+1
	으	- /	÷	Suhu	lt/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	≘	٦٩	saaat
	98700	4780	2500	34.2	0,0253293	1.596	4.617	95,337	0,048	2,533	1	02.00	15
	117600	2960	3090	\$ 35.8	0,0262755	1.580	5.162	101,845	0.051	2.628	2	08:00	30
	123900	7910	2600	37.2	0,0451977	1.345	5.593	87,611	0.064	4.520	3	00:00	45
bagian luar	132600	9820	6210	45.1	0.0468326	1.329	4,910	99:300	0.074	4,683	4	10.00	60
	144600	09001	7390	B 49.1	0,0511065	1.292	2,604	37,425	0.070	5.111	5	11.00	75
	169600	11290	9620	53.2	0.0567217	1.246	0.000	0,000	0,000	5.672	9	12.00	90
	130400	8390	12600	48.2	0.0966258	1.015	-2,172	-33,750	0.064	9,663	7	13.00	105
	124600	6410	13920	43.2	0.1117175	0.952	-3,205	-62,300	0.051	11.172	8	14.00	120
	108000	5430	14020	32.1	0,1298148	0.887	-3,840	-76,368	0.050	12.981	9	15.00	135

				kac	kaca film coklat dengan tingkat kegelapan 60%	lengan tin	gkat kegel	apan 60%					
		N	1		absorpsi	osi		refleksi		transmisi	9	ao.	÷ Po
	lo	/ - A	NIVE =	suhu	1t/10		Ir Cas Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	≘	Jall	saaar
	99900	3720	RSI 1922	34.9	0.02763764	1,558	3,593	69,496	0,052	2.764	1	02.00	15
	108200	4520	3762 2 7	36.1	0.03476895	1,459	3,914	93,704	0.042	3,477	2	08.00	30
	127200	CZ290	2336	38,4	0.04194969	1,377	5.155	89,944	0.057	4,195	3	00:00	45
bagian dalam	130000	08960	20669	39.9	0,05376923	1,269	4,815	65,000	0.074	5.377	4	10.00	60
	142300	12610	122305	46.2	0,08594519	1,066	3,264	36,830	0.089	8.595	5	11.00	75
	145200	13840	13280	54.2	0,09146006	1.039	0,000	0.000	0.000	9,146	9	12.00	90
	137300	12330	15590	45.8	0,11354698	0.945	-3,191	-35,536	0:090	11,355	7	13.00	105
	119300	8920	15280	39.8	0,12808047	0.893	-4,460	-59,650	0.075	12,808	8	14.00	120
	116700	7230	16390	39.5	0,14044559	0.852	-5.112	-82,519	0.062	14,045	9	15.00	135

				kас	kaca film coklat dengan tingkat kegelapan 60%	dengan tin	gkat kegel	apan 60%					
		N			absorpsi	osi		refleksi		transmisi	ç	 	4.10.10
	으	/ 1 A	NIVE ±	suhu	11/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		It/lo×100%	≘	Jam	suuut
	98700	4780	R\$1 8230 8230	34.2	0.03272543	1,485	4.617	95,337	0.048	3,273	1	02'00	15
	119100	6220	3794 S	36.6	0.03185558	1,497	5.387	109,725	0.049	3,186	2	08,00	30
	126700	02660	5340	39.2	0.0421468	1.375	7,050	89,590	0,079	4,215	3	09'00	45
bagian luar	130500	10480	8210	42.5	0.06291188	1,201	5,240	65,250	0.080	6.291	4	10,00	60
	145600	13790	E0126	48.4	0.06325549	1,199	3,569	37,684	0.095	6.326	5	11,00	75
	146400	14210	R 0886	54.9	0.06748634	1,171	0,000	0,000	0,000	6.749	9	12,00	90
	137800	10330	10430	45.4	0.0756894	1,121	-2,674	-35,665	0.075	7,569	7	13,00	105
	128700	9420	11900	41.5	0.09246309	1.034	-4,710	-64,350	0.073	9,246	8	14,00	120
	97100	0099	15290	39.4	0,15746653	0,803	-3,960	-68,660	0.058	15,747	6	15,00	135

					kacafilm	ıstandblas	kaca film standblast motif kotak	- i æ					
		A			absorpsi	isd		refleksi	Г	transmisi	9	200	
	M 	F	集	suhu	lt/10		Ir Cos Or	lo Cos Oi		lt/lo×100%	2	Jam	sudut
	00989	2230	2840	36	0,03679245	1.434	2,168	51.774	0.042	3.679	1	02'00	15
	115500	5540	4920	40.1	0,0425974	1.371	4,936	100,026	0,049	4,260	2	08'00	30
	123400	6110	5950	51.2	0.04084279	1,389	4,646	87.257	0.053	4,084	3	00'60	45
bagian dalam	138400	7130	7300	52.1	0.05274566	1,278	4,190	69.200	0.061	5.275	4	10,00	99
	136400	8320	9390	52.5	0,06884164	1.162	2.154	35,303	0,061	6.884	5	11.00	75
	141500	9260	11830	53.8	0.08360424	1.078	0.000	0,000	0,000	8,360	9	12,00	90
	146900	9782	12540	41.8	0.08536419	1.069	-2,532	-38,021	0,067	8.536	7	13,00	105
	152500	7289	14580	40.6	0.09560656	1.020	-3,645	-76.250	0.048	9.561	8	14,00	120
	138000	6220	17950	39.2	0.13007246	0,886	-4,398	-97.581	0.045	13,007	9	15,00	135

					kacafilm	standblas	kaca film standblast motif kotak	 					
			A		absorpsi	isi		refleksi		transmisi	ç		
	0	₩	-	<u> </u> Suhu	It/Io		Ir Cos Or	lo Cos Ai		lt/lo×100%	≘	Jalli	sudut
	64700	2520	1920	S 35.7	0.029675425	1.528	2,434	45,750	0.053	2.968	1	02.00	15
	68210	3820	2850	IS 40.5	0.04178273	1,379	3,308	59.072	0.056	4.178	2	08'00	30
	131600	7570	9209	50.1	0.04612462	1.336	5.352	93.055	0.058	4.612	3	00'60	45
bagian luar	140900	9220	8900	5 3.1	0,063165366	1,200	4,610	70.450	0.065	6.317	4	10.00	60
	133500	0896	10330	를 54.2	0,077378277	1.111	2,505	34,552	0,072	7.738	5	11.00	75
	142800	11790	12560	3 54.1	0.087955182	1.056	0,000	0.000	0,000	8.796	9	12.00	90
	152800	9870	14230	42.3	0,093128272	1.031	-2,555	-39,548	0,065	9.313	7	13,00	105
	141300	8326	16480	40.9	0.116631281	0.933	-4,178	-70,650	0,059	11.663	8	14,00	120
	136000	3250	18490	39.6	0,135955882	0.867	-2.298	-96,167	0.024	13,596	9	15.00	135

					kac	a film or	kaca film oneway mirror	JO.					
			1		absorpsi	isi		refleksi		transmisi	9	, and	+ ipi s
	의	<u>-</u> /	±	suhu	lt/10		Ir Cos Or	lo Cos Ai		It/lo×100%	≘	اااا	saaat
	98200	5490	3226	937.1	0.022668	1.645	5,303	94,854	0,056	2,267	1	00'.00	15
	102300	5790	3542	37.6	0.0346237	1,461	5.014	88.594	0.057	3.462	2	08'00	30
	117000	9120	4970	5 40.1	0,0424786	1.372	6,449	82.732	0.078	4,248	3	00'60	45
bagian dalam	123100	10420	5430	45.1	0.0441105	1.355	5,210	61,550	0,085	4,411	4	10,00	09
	144900	11980	8340	F 52.4	0.0575569	1.240	3,101	37.503	0,083	5,756	5	11.00	75
	146900	12720	8840	54.6	0.060177	1.221	0,000	0,000	0,000	6.018	6	12.00	90
	118600	0868	9990	40.8	0.0842327	1.075	-2.324	-30,696	0,076	8.423	7	13.00	105
	25900	2010	2180	37.2	0.0841699	1.075	-1.013	-12,950	0.078	8.417	8	14,00	120
	15860	1415	1429	32.7	0.0901009	1,045	-1,001	-11,215	0,089	9.010	9	15.00	135

			Δ		kacaf	film onew	kaca film oneway mirror						
		M			absorpsi	rpsi		refleksi		transmisi	ç	, and	+ -
	lo	_/ ````	±	suhu	lt/lo		Jr Cos θr Io Cos θi	lo Cos Ai		It/lo×100%	≘	Jall	Sadar
	97600	4250	RS 0505	36.6	0.051742	1,286	4,105	94,274	0,044	5.174	1	00'.00	15
	103100	74890	6462 S	38	0.062677	1,203	4,235	89.287	0.047	6,268	2	08.00	30
	119400	07.97	SLA 0192	41.3	0.063735	1,196	5,424	84,429	0.064	6.374	3	00:00	45
bagian luar	131400	10240	8540	45.2	0.064992	1,187	5.120	65,700	0.078	6,499	4	10.00	99
	144300	11980	9460 B	52.3	0.065558	1,183	3,101	37,348	0,083	6.556	5	11.00	75
	159700	14630	10820	54.3	0.067752	1,169	0000	0,000	0,000	6.775	9	12.00	90
	128800	8820	11200	39.5	0.086957	1,061	-2.283	-33,336	0.068	969'8	7	13.00	105
	17860	2040	3280	37	0.183651	0,736	-1,020	-8,930	0.114	18,365	8	14.00	120
	10962	1420	2480	31.2	0.226236	0.645	-1,004	-7,751	0.130	22.624	9	15.00	135



A. Absorpsi untuk bagian dalam kaca film riben 80%.

$$\alpha = -\log T = -\log \frac{It}{Io}$$

$$\alpha = -log \frac{It}{Io} = -log \frac{1.595}{87420}$$

$$\alpha = -log \frac{It}{Io} = -log \ 0.025$$

$$\alpha = 1.595 \text{ lux}.$$

B. Refleksi untuk bagian dalam kaca film riben 80%.

$$R = \frac{Ir \cos \theta r}{Io \cos \theta i} = \frac{Ir}{Io}$$

$$R = \frac{3467 \cos 15}{87420 \cos 15} = \frac{3.349}{84.441} = 0.040 \text{ lux}$$

C. Transmisi untuk bagian dalam kaca film riben 80%.

$$T = \frac{It}{Io} \text{ atau } \%T = \frac{It}{Io} \times 100\%$$

$$T = \frac{It}{Io} atau \%T = \frac{2220}{87420} \times 100\%$$

% T = 2.539 lux.

MAKASSAR

A. Absorpsi untuk bagian luar kaca film riben 80%.

$$\alpha = -\log T = -\log \frac{It}{Io}$$

$$\alpha = -log \frac{It}{Io} = -log \frac{1590}{78900}$$

$$\alpha = -log \frac{It}{Io} = -log \ 0.020$$

 $\alpha = 1.696 \text{ lux}.$

B. Refleksi untuk bagian luar kaca film riben 80%.

$$R = \frac{Ir \cos \theta r}{Io \cos \theta i} = \frac{Ir}{Io}$$

$$R = \frac{4780 \cos 15}{98700 \cos 15} = \frac{1.470}{78900} = 0.019 \text{ lux}$$

C. Transmisi untuk bagian luar kaca film riben 80%.

$$T = \frac{It}{Io} \text{ atau } \%T = \frac{It}{Io} \times 100\%$$

$$T = \frac{It}{Io} atau \%T = \frac{1590}{78900} \times 100\%$$

% T = 2.015 lux.

MAKASSAR





A. Alat dan bahan Yang Digunakan



Kayu Bayam Dan Samarinda

Lux Meter



Gergaji Dan Palu



Pembersih Kaca, Paku Dan Pahat





Triplex

Penggaris Busur Derajat dan thermometer digital



Kaca Bening

Kanebo





Meteran Dan Silet

Stiker Kaca Film

B. Perancangan Dan Pembuatan Box



Tahap Pemotongan Kayu Box



Tahap Pembuatan Rangka



Pemasangan Triplex
C. Tahap Persiapan Penempelan Stiker Kaca Film Pada Kaca Bening



Penempelan Stiker Kaca Film

D. Tahap Pengambilan Data

1. Pengukuran Intensitas Cahaya Sumber dan Cahaya Yang Dipantulkan



2. Pengukuran Intensitas Cahaya Yang DiTransmisikan




LAMPIRAN 4

Gambar Gabungan Absopsi,

Refleksi, dan Transmisi



ALAUDDIN M A K A S S A R



LAMPIRAN 5



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 1085 TAHUN 2016

PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA SRI CAHYA KURNIAWATY. A NIM 60400112027 JURUSAN FISIKA SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca

Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, nama SRI, CAHYA KURNIAWATY. A NIM 60400112027, untuk melaksanakan seminar draft

Menimbang

Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunah skripsi

Mengingat

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998

tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani

Soral Reputsson Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan

Coloni Pelaksandan Anggalah Pelabapatan dan Selanja Negara di Engangan Departemen Agama Ri. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar Keputusan Menteri Agama Ri. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin

Keputusan Menteri Kebangan No.330/05/2003 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layonan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Membentuk Panitia Seminar Draft, Jurusan FISIKA Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

: Sahara, S.Sl., M.Sc., Ph.D. : Ihsan, S.Pd., M.Si. Pembimbing I : Iswadi, S.Pd., M.Si. Pembimbing II : Rahmanlah, S.Si., M.Si. Penguji I : Hernawati, S.Pd., M.Pfis. Penguji I : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc. Penguji II : Dr. Aan Parhani, Lc. M.Ag. Penguji III

Pelaksana E Nassar, s.Ag. | SLAM NEGERI

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbin

Kedua

petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metade, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi

Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alouddin Makassar Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan ditaksanakan dengan penuh tanggunainyah tanggungjawab.

> Ditetapkan di : Makassar Pada tanggal: 21 Juni 2016

or. H. Arifuddin, M.Ag. MIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 1959 TAHUN 2016 TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca

Surat permohonan Ujian Komprehensip : SRI CAHYA KURNIAWATI AWING, NIM:

60400112027

Menimbang

Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia

Mengingat

Undang-undang No. 20 Tahun 200<mark>3 tentang Sistem</mark> Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama

Islam Negeri Alauddin menjadi U<mark>niversitas Islam N</mark>egeri Alauddin Makassar; Keputusan Menteri Agama Ri <mark>Nomor 2 Ta</mark>hun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementrian Agama;

Keputusan Menteri Agama Ri. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

Keputusan Menteri Agama Ri. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja **UIN** Alauddin Makassar

Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

: Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T. Ketua

Sekertaris : Nassar, S.Ag.

Penguji I : Dr.Aan Parhani,Lc., M.Ag. Penguji II : Iswadi, S.Pd., M.Si. Penguji III : Rahmaniah, S.Si., M.Si. Pelaksana: Risnawati Salam, S.Sos.

Panitia bertugas melaksanaan ujian
 Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknonologi UIN Alauddin Makassar.

Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampalkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung Jawab.

> Ditetapkan di Pada tanggal

: Makassar : 31-Okt-16

Prof. Dr.H.Arifuddin, M.Ag. NIP 19691205 19933 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923) Kampus II: Jl. Sultan Alauddin No.36 Telp. 5622375-424835 (Fax 424836) Nomor: ST.VI.1/PP.00.9 KANG 12016 Samata Gowa, 88 Sifat : Penting Lamp Hal : Undangan Seminar Hasil Kepada Ythp Bapak/Ibu/Mahasiswa(i) Di-Makassar Assalamu Alaikum Wr. Wb. Dengan hormat, kami mengundang Bapak/lbu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa; Nama NIM Sri Cahya Kurniawaty 60400112027 Fisika Jurusan Judul Skripsi Sludi Fisis Daya Absorbsi Relleksi Transmisi Berbagai Kaca Film Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada Hari/Tanggal : Selasa/29 Nyember 2016 Seminar Hasil Dimulai : Pukul 09.00's/d 10.00 Wila (Diruang Sidang Jurusan Fisika) Seminar Dibuka : Pukul 07.30 Wita Dernikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih. Wassalam Prof. D.H. Arifuddin, M. Ag. N. 19691205 199303 1 001 Tembusan: Mahasiswa ybs



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 2329 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca

Surat Permohonan SRI CAHYA KURNIAWATY, NIM 60400112027, tertanggal 22 November 2016, untuk melaksanakan seminar Hasil.

Menimbang

Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi

Mengingat

- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

 4. Keputusan Managaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang
- Menandatangani Surat Keputusan
- Keputusan Menteri A<mark>gama Nomor:</mark> 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
- Keputusan Menteri Aga<mark>ma Rl. No. 25</mark> Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
- Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN
- Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposis

Ketua : Sahara, S.Si., M.SI., Ph.D. Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.SI. Pembimbing I : Iswadi, S. Pd., M. Si. Pembimbing II : Rahmaniah, S.SI., M.SI.

Penguji 1 : Hernawatl, S.Pd., M.Pfis.

Penguji II : Ayusari Wahyuni, S. Si., M.Sc., Penguji III : CDi Aan Farhani, Cc., M.Ag. V NEGERI
Pelaksana : Sulkifil Ismail Pelaksana

Kedua

Panitia bertugas melaksanakan seminar dratt/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan

kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi Biaya pelaksandan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan datam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

ENENTER DEKan

Diteta pkan di Pada tanggal

Makassar 22 November 2016

Perof Dr. H. Arifuddin, M, Ag.

19691205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

LAUDDIN Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fàx 864923)

Nomor: STVI.1/PP.09/ 087 /2017 Samata Gowa, 06 Januari 2017 Sifat : Penting Lamp :-Hal : Undangan Munaqasyah/ Ujian Meja Kepada Yth 1. Ketua Majelis 2. Sekertaris Penguji I 4. Penguji II 5. Penguji III 6. Pembimbing I 7. Pembimbing II 8. Pelaksana Di-Makassar Assalamu Alaikum Wr. Wb Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi: Nama : Sri Cahya Kurniawaty Nim : 60400112027 Jurusan : FISIKA Judul Skripsi : "Studi Fisis Daya Absorbsi Refleksi Transmisi Berbagai Kaca Film Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada: Hari/Tanggal Seminar Hasil Dimulai : Jumat/13 Januari/2017 : Pukul 15.00 s/d 16.00 Wita (diruang Sidang Jurusan Fisika) Seminar Dibuka : Pukul 07.30 Wita Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. MAGAMA Wassalam NIP. 19691205 199303 1 001 Kepada : Yth; Dekan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai Penguji/ Pembimbing,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR:15 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR Membaca

: SRI CAHYA KURNIAWATY

Surat permohonan NIM : 60400112027 Tanggal : 05 Januari 2017

Mahasiswa Jurusan : FISIKA Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " Studi Fisis Daya Absorbsi Refleksi Transmisi Berbagai Kaca Film"

Menimbang

1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munagasyah

2. Bahwa untuk pelaksangan dan kelancaran ujian/ Munagasyah perlu dibentuk

panitia ujian.

Mengingat

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan JAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementifian Agama;
 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN

Alauddin Makassar:

Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar

Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedaman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi

: Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si. Penguii I : Hernawati, S.Pd., M.Sc.

Penguji II. E : Ayusari Wahyunis, Si, M.Sc. AM NEGERI Penguji III E : Dr.B. Aan Farhani, Lc., M.Ag. AM NEGERI

Pembimbing I : Iswadi, S.Pd., M.Si. Pembimbing II: Rahmaniah, S. Si., M.Si

Pelaksana : Hapsah, S.T.

Panitia berfugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
 Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaima na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

ENTERIAN A CPada tanggal, 05 Januari 2017 An.Rektor

Dekan,

Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag. NIP. 1969 205 199303 1 001