

**PENGARUH ASAM, BASA, METODE EKSTRAKSI DAN METODE
PENGERINGAN TERHADAP VISKOSITAS GELATIN DARI
TULANG IKAN BANDENG (*Chanos chanos*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SRI RAHAYU

NIM : 70100114034

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu
NIM : 70100114034
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba / 01 Desember 1995
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Rappocini Raya Lr. 11 B No. 15
Judul : Pengaruh Asam, Basa, Metode Ekstraksi dan Metode Pengeringan Terhadap Viskositas Gelatin Dari Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Agustus 2018

Penulis,

Sri Rahayu
NIM: 70100114034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Asam, Basa, Metode Ekstraksi, dan Metode Pengeringan Terhadap Viskositas Gelatin dari Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)” yang disusun oleh Sri Rahayu, NIM : 70100114034, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UTN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 M, yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 20 Agustus 2018 M
8 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing I	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Karlina Amir Tahir, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UTN Alauddin Makassar,



Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yaitu ayah saya, Ramli dan ibu saya, Suarti yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat saudara-saudaraku tercinta serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas doa, dan bimbingannya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan juga selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
6. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Karlina Amir Tahir S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Nur Salam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt., selaku pendamping penelitian yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam mendampingi penulis dalam penelitian ini.

10. Bapak Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak arahan, masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku penasehat akademik penulis yang selalu memberikan arahan terhadap penulis.
12. Ibu Munifah Wahyuddin, S.Farm., M.Sc., Apt., selaku pelaksana kegiatan ujian akhir yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
13. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasa beliau mendapatkan balasan dari Allah SWT serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
14. Kepada seluruh laboran, utamanya laboran Laboratorium Kimia dan Laboratorium Farmasetika Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biofarmaka Pusat Kegiatan dan Penelitian, Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi, dan Laboratorium Bioteknologi Terpadu Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
15. Kepada partner penelitian “**Gelatin Squad**” Siti Qurrataayun, Chaerul Wildan Saleh dan Nur Insana, yang selalu memberikan dukungan dan kesabaran kepada

penulis. Semoga kita selalu kompak dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

16. Kepada sahabat-sahabat terbaik dan tercintaku “**Saccharum Lactis**”, Dana Febriani Amna, Siti Qurrataayun, Nur Afifah Hamid, Nur Rahmah, Asmirah Rezky Nur Octaviani, Rahmaniah Ediman dan Lilis Kurnianti yang selalu memberikan dukungan dan kesabaran kepada penulis. Semoga kita selalu kompak dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
17. Kepada teman-teman seangkatan dan seperjuangan “**Galenica**” dan yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih untuk segala bantuan, kebersamaan, dan kekompakannya selama ini. Karena tanpa kalian, penulis bukan apa-apa dan tidak ada apa-apanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 20 Agustus 2018

Penyusun

Sri Rahayu
NIM : 70100114034

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xivv
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1. Definisi Operasional.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. Uraian Ikan Bandeng (<i>Chanos chanos</i>).....	9

B. Uraian Gelatin	13
C. Gelombang Mikro	18
D. Gelombang Sonik.....	19
E. Panas Tekanan Tinggi	19
F. Pengeringan Beku (<i>Freeze Dry</i>).....	20
G. Tinjauan Islam.....	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	24
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	24
B. Pendekatan Penelitian.....	24
C. Sampel Penelitian.....	24
D. Alat dan Bahan	25
E. Prosedur Kerja.....	25
1. Pengolahan sampel	25
2. Prosedur Pengerjaan Alat	29
3. Analisis Kuantitatif Gelatin.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan	35
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41

KEPUSTAKAAN.....	42
LAMPIRAN.....	46
RIWAYAT HIDUP.....	88



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ikan Bandeng (<i>Chanos chanos</i>)	9
Gambar 2. Susunan Tulang Ikan Bandeng (<i>Chanos chanos</i>)	11
Gambar 3. Gelatin	14
Gambar 4. Reaksi Pembentukan Gelatin	14
Gambar 5. Struktur Kimia Gelatin	17
Gambar 6. Lokasi Pengambilan Sampel	71
Gambar 7. Pembersihan Tulang Ikan Bandeng	71
Gambar 8. Proses Pemanasan Tulang Ikan Bandeng	71
Gambar 9. Penimbangan Tulang Ikan Bandeng	72
Gambar 10. Proses Penghalusan Tulang Ikan Bandeng	72
Gambar 11. Perendaman Tulang Ikan dengan Asam Asetat (a) Konsentrasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0, 1 N (c) Konsentrasi 1 N	73
Gambar 12. Perendaman Tulang Ikan dengan Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan Metode Pengeringan (a) Oven dan (b) Freeze Dry	73
Gambar 13. Perendaman Tulang Ikan dengan Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan (a) Sonikator (b) Microwave (c) Autoklaf	74
Gambar 14. Perendaman Tulang Ikan dengan Natrium Hidroksida (a) Konsentrasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0,1 N dan (c) Konsentrasi 1 N	74
Gambar 15. Penyaringan Hasil Perendaman Menggunakan Kain Flanel	75
Gambar 16. Penetralan pH Hasil Penyaringan	75
Gambar 17. Pencucian Hasil Penyaringan	75
Gambar 18. Penyaringan Kembali Sampel Hasil Pencucian	76

Gambar 19. Pemindahan Sampel Hasil Penyaringan.....	76
Gambar 20. Penambahan Air Suling pada Wadah.....	76
Gambar 21. Pemanasan Sampel dengan Waterbath.....	77
Gambar 22. Pengekstraksian Sampel Menggunakan Sonikator	77
Gambar 23. Pengekstraksian Sampel Menggunakan Microwave.....	77
Gambar 24. Pengekstraksian Sampel Menggunakan Autoklaf.....	78
Gambar 25. Hasil Pemanasan Sampel	78
Gambar 26. Penyaringan Sampel Hasil Pemanasan	78
Gambar 27. Filtrat Hasil Penyaringan.....	79
Gambar 28. Pengeringan Sampel di Dalam Oven	79
Gambar 29. Pengeringan Sampel di Dalam <i>Freeze Dry</i>	79
Gambar 30. Hasil Ekstraksi Gelatin yang Direndam Asam Asetat (a) Konsentrasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0,1 N dan (c) Konsentrasi 1 N	80
Gambar 31. Hasil Ekstraksi Gelatin yang Direndam Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan Metode Pengeringan (a) Oven dan (b) <i>Freeze Dry</i>	80
Gambar 32. Hasil Ekstraksi Gelatin yang Direndam Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan Metode Ekstraksi (a) Sonikator (b) Microwave dan (c) Autoklaf	81
Gambar 33. Hasil Ekstraksi Gelatin yang Direndam Natrium Hidroksida (a) Kon- sentrasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0,1 N dan (c) Konsentrasi 1 N.....	81
Gambar 34. Hasil Penimbangan Gelatin yang Direndam Asam Asetat (a) Konsen- trasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0,1 N dan (c) Konsentrasi 1 N	82

Gambar 35. Hasil Penimbangan Gelatin yang Direndam Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan Metode Pengeringan (a) Oven dan (b) <i>Freeze Dry</i>	82
Gambar 36. Hasil Penimbangan Gelatin yang Direndam Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan Metode Pengeringan (a) Sonikator (b) Microwave dan (c) Autoklaf.....	83
Gambar 37. Hasil Penimbangan Gelatin yang Direndam Natrium Hidroksida (a) Konsentrasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0,1 N dan (c) Konsentrasi 1 N.....	83
Gambar 38. Hasil Pengukuran pH Larutan Gelatin yang Direndam Asam Asetat (a) Konsentrasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0,1 N dan (c) Konsentrasi 1 N.....	84
Gambar 39. Hasil Pengukuran pH Larutan Gelatin yang Direndam Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan Metode Pengeringan (a) Oven dan (b) <i>Freeze Dry</i>	84
Gambar 40. Hasil Pengukuran pH Larutan Gelatin yang Direndam Asam Asetat Konsentrasi 1 N dengan Menggunakan Metode Pengeringan (a) Sonikator (b) Microwave dan (c) Autoklaf	87
Gambar 41. Hasil Pengukuran pH Larutan Gelatin yang Direndam Natrium Hidroksida (a) Konsentrasi 0,01 N (b) Konsentrasi 0,1 N dan (c) Konsentrasi 1 N.....	87
Gambar 42. Pengukuran Viskositas dengan Menggunakan <i>Viskometer Ostwald</i>	88
Gambar 43. Instrumen yang Digunakan (Sonikator VWR, Microwave MODENA, Oven Mammert, Autoklaf Hirayama HVE-50, dan <i>Freeze Dry</i> CHAI-ST ALPHA 1-2 LD Plus	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pembuatan Gelatin.....	46
Lampiran 2. Prosedur Pengerjaan Alat	54
Lampiran 3. Analisis Karakteristik Gelatin	57
Lampiran 4. Perhitungan Hasil	58
Lampiran 5. Tabel Statistik Uji ANOVA	67
Lampiran 6. Tabel Statistik Uji BNT.....	69
Lampiran 7. Grafik Histogram Hasil Evaluasi Karakteristik Gelatin.....	70
Lampiran 8. Gambar Penelitian.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Tulang Secara Umum	12
Tabel 2. Standar Mutu Gelatin Menurut SNI No. 06-3735-1995	15
Tabel 3. Sifat-Sifat Gelatin	16
Tabel 4. Komposisi Asam Amino dalam Gelatin pada Tulang	17
Tabel 5. Hasil Pengujian Organoleptik Gelatin Tulang Ikan.....	32
Tabel 6. Hasil Pengukuran Karakteristik Gelatin Tulang Ikan.....	33
Tabel 7. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Tulang Ikan	34
Tabel 8. Analisis Statistik Pengukuran Bobot Jenis Gelatin Tulang Ikan	60
Tabel 9. Analisis Statistik Viskositas Gelatin Tulang Ikan.....	63
Tabel 10. Statistik Uji ANOVA Kelompok 1-8.....	66
Tabel 11. Statistik Uji ANOVA Kelompok 9-11.....	68
Tabel 12. Statistik Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) Kelompok 1-8	67
Tabel 13. Statistik Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) Kelompok 9-11	69



ABSTRAK

Nama : SRI RAHAYU
NIM : 70100114034
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : PENGARUH ASAM, BASA, METODE EKSTRAKSI DAN
METODE PENGERINGAN TERHADAP VISKOSITAS GELATIN
DARI TULANG IKAN BANDENG (*Chanos chanos*)

Gelatin yang berasal dari bahan baku kulit babi, tulang dan kulit sapi menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan keamanan dan kehalalan produknya. Oleh karena itu, sumber gelatin yang berasal dari tulang ikan dapat menjadi sumber gelatin alternatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi optimal terhadap viskositas gelatin tulang ikan bandeng di antara pengaruh asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan. Pengolahan tulang ikan bandeng menjadi gelatin dilakukan dengan 4 perlakuan, yaitu perendaman menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 0,01 N; 0,1 N dan 1 N, metode ekstraksi dengan menggunakan sonikator (50°C selama 3 jam), microwave (100°C selama 1 jam) dan autoklaf (121°C selama 1 jam) dan metode pengeringan dengan menggunakan oven (60°C selama 48 jam) dan *freeze dry* (-40°C selama 48 jam). Gelatin yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengujian karakteristik meliputi % rendamen, pH, dan viskositas. Kondisi optimal terhadap viskositas gelatin yang diperoleh adalah perendaman menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 0,01 N dengan nilai 3,8854 cP, perendaman menggunakan basa dengan konsentrasi 0,1 N dengan nilai 2,2901 cP, metode ekstraksi dengan menggunakan autoklaf dengan nilai 1,8546 cP dan metode pengeringan dengan menggunakan *freeze dry* dengan nilai 3,3890 cP.

Kata Kunci: *Gelatin, Metode Ekstraksi, Metode Pengeringan, Tulang Ikan Bandeng, Viskositas.*

ABSTRACT

Name : SRI RAHAYU
NIM : 70100114034
Department : PHARMACY
Title : EFFECT OF ACID, ALKALI, EXTRACTION METHOD AND DRYING METHOD TO GELATIN VISCOSITY OF MILKFISH BONE (*Chanos chanos*)

Gelatin derived from raw materials of pig skin, bone and cow hide raises public concerns about the safety and halal of its products. Therefore, the source of gelatin derived from fish bone can be an alternative source of gelatin. This research aims to find out the optimal conditions of gelatin viscosity among the effects of acid, alkali, extraction method and drying method gelatin of milkfish bones (*Chanos chanos*). Processing of milkfish bone (*Chanos chanos*) become gelatin was carried out with 4 treatments, such as soaking using acetic acid with concentration of 0,01 N; 0,1 N and 1 N, extraction method using sonicator (50°C for 3 hours), microwave (100°C for 1 hour) and autoclave (121°C for 1 hour), and drying method using oven (60°C for 48 hours) and *freeze dry* (-40°C for 48 hours). Gelatin that has been obtained is then characteristic test such as % yield, pH, and viscosity. The optimal conditions of gelatin viscosity obtained were the soaking using acetic acid with concentration of 0,01 N with value of 3,8854 cP, soaking using alkali with concentration of 0,1 N with value of 2,2901 cP, extraction method using autoclave with value of 1, 8546 cP, and drying method using freeze dry with value of 3,3890 cP.

Keywords: *Gelatin, Extraction Method, Drying Method, Milkfish Bone, Viscosity.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sampai saat ini masih mengimpor gelatin dari luar negeri berdasarkan data impor Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 dengan jumlah sebesar 1.305.596 kg (Statistics Indonesia, 2016: 13). Besarnya nilai impor gelatin di Indonesia seharusnya menjadi peluang khususnya perusahaan-perusahaan untuk memproduksi gelatin sendiri tanpa harus mengimpor gelatin dari luar negeri sehingga dapat mengurangi pengeluaran. Namun, sampai saat ini di Indonesia belum terdapat industri baik skala kecil maupun skala menengah yang memproduksi gelatin secara komersial. Laporan terbaru menunjukkan bahwa output dunia tahunan gelatin hampir 326.000 ton, dimana gelatin dari kulit babi sebesar 46%, kulit sapi sebesar 29,4%, tulang sapi sebesar 23,1%, dan sumber lainnya sebesar 1,5% (Minah *et al*, 2016: 26).

Kebutuhan akan gelatin pun terus meningkat dari tahun ke tahun dan dibutuhkan dalam banyak hal. Dalam industri pangan, gelatin banyak dimanfaatkan sebagai penstabil (*stabilizer*), perekat (*adhesive*), pengikat (*binder agent*), pembentuk gel (*gelling agent*), pengental (*thickener*), pembentuk busa (*whipping agent*), dan peningkat viskositas (*viscosity agent*). Selain itu, pemanfaatan gelatin juga terdapat dalam industri farmasi, yaitu sebagai pembuat kapsul, pengikat tablet dan mikroenkapsulasi (Huda *et al*, 2013: 71).

Permasalahan yang muncul saat ini adalah bahan baku yang digunakan dalam produksi gelatin. Beberapa gelatin yang diimpor dari luar negeri biasanya

diproduksi dari bahan baku kulit babi, tulang dan kulit sapi. Gelatin yang berasal dari babi menjadi salah satu masalah bagi umat Islam karena babi merupakan hewan yang haram hukumnya bila dikonsumsi. Penggunaan bahan baku yang berasal dari babi merupakan larangan bagi umat Islam, sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al 'Ma'idah/5: 3, yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, dan daging babi (hewan) yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh (dari tempat tinggi), yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.....”.

Pada ayat tersebut telah jelas disebutkan bahwa Allah mengharamkan untuk memakan daging babi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu upaya untuk dapat menghasilkan dan meningkatkan produksi gelatin dengan bahan baku yang dijamin kehalalannya sehingga impor gelatin dari bahan baku babi dapat dihilangkan.

Selain berasal dari kulit babi, gelatin juga dapat diproduksi dari bahan baku tulang dan kulit sapi. Namun, gelatin yang berbahan baku dari tulang dan kulit sapi tersebut cukup mengkhawatirkan dan tidak menguntungkan bagi kesehatan karena maraknya berita tentang penyakit sapi gila (*mad cow disease*) atau yang dikenal *Bovine Spongiform Encephalopathy*. Selain itu, gelatin yang berbahan baku dari tulang sapi juga lebih mahal dan jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan tulang ikan yang jumlahnya banyak dan penggunaannya

belum dimanfaatkan secara maksimal (Minah *et al*, 2016: 26). Oleh karena itu, guna meningkatkan nilai ekonominya maka dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan tulang ikan sebagai sampel penelitian dibandingkan dengan bagian ikan lainnya. Adapun kandungan yang terdapat dalam tulang ikan bandeng, yaitu fosfor sebesar 3%, kalsium sebesar 4%, dan protein sebesar 32% (Robi & Selviastuti, 2014: 54).

Di Indonesia, budidaya ikan bandeng memperlihatkan peningkatan yang baik setiap tahunnya. Pada tahun 2008, ikan bandeng yang diproduksi sebanyak 422.086 ton dan menempati tempat tinggi bila dibandingkan dengan Filipina yang hanya memproduksi ikan bandeng sebanyak 349.432 ton. Ikan bandeng terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2012 dengan produksi ikan bandeng sebanyak 482.930 ton (Perikanan, 2014: 1).

Gelatin dapat dihasilkan melalui dua metode, yaitu metode asam dan basa. Gelatin dengan metode asam (tipe A) merupakan gelatin yang dalam proses pembuatannya menggunakan asam sedangkan gelatin dengan metode basa (tipe B) adalah gelatin yang dalam proses pembuatannya menggunakan basa (Wardani *et al*, 2012: 153).

Sifat fisik dan kimia dari gelatin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah bahan baku, metode pembuatan dan karakteristik kolagen (Kołodziejska *et al*, 2004: 203). Suhu yang tinggi dan waktu ekstraksi yang lama dapat berpengaruh terhadap nilai viskositas, kemampuan pembentukan gel dan sifat fisik gelatin (Gudmundsson, 2002: 2174).

Viskositas merupakan salah satu sifat fisik gelatin yang sangat penting. Viskositas adalah daya aliran molekul dalam suatu larutan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan gelatin sebagai larutan dalam konsentrasi dan suhu tertentu (Yenti *et al*, 2016: 40).

Saat ini telah diperkenalkan berbagai alternatif metode ekstraksi yaitu ekstraksi dengan bantuan microwave (gelombang mikro), sonikator (gelombang ultrasonik), dan autoklaf (panas tekanan tinggi), dan metode pengeringan, yaitu oven dan pengeringan beku (*freeze dry*). Keberhasilan metode tersebut sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah penggunaan suhu dan lama waktu ekstraksi. Dengan penggunaan alat-alat tersebut diharapkan akan diperoleh kualitas gelatin yang optimal sesuai dengan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi viskositas gelatin dari tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*), yaitu meliputi pengaruh asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin dari tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*)?
2. Bagaimana kondisi yang paling optimal yang memberikan pengaruh terhadap viskositas gelatin?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari hidrolisis kolagen alami yang berasal dari tulang ikan bandeng melalui tahapan pencucian atau pembersihan tulang ikan bandeng, perendaman dengan pelarut asam atau basa, pengekstraksian dengan air suling dan pengeringan.
- b. Viskositas merupakan salah satu sifat fisik gelatin yang dilakukan untuk mengetahui ukuran atau tingkat kekentalan gelatin yang optimal dari tulang ikan bandeng.
- c. Asam dan basa adalah senyawa kimia yang digunakan dalam proses perendaman tulang ikan bandeng dengan varian konsentrasi untuk menghasilkan tulang yang lunak yang di dalamnya mengandung kolagen.
- d. Metode ekstraksi adalah metode penyarian senyawa gelatin dari bagian tulang ikan bandeng menggunakan pelarut air suling yang diekstraksi dengan menggunakan sonikator, microwave dan autoklaf.
- e. Metode pengeringan adalah metode akhir untuk menghasilkan senyawa gelatin dengan menggunakan oven dan *freeze dry*.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan kondisi yang paling optimal dari beberapa kajian yang digunakan meliputi pengaruh asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin dari tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*).

D. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan metode ekstraksi gelatin sesuai dengan metode yang digunakan pada penelitian (Huda *et al*, 2013: 71) dalam jurnal *Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (Gallus gallus bankiva) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam*, dimana sampel pada awalnya dicuci atau dibersihkan dengan cara membuang sisa daging, lemak, dan semua kotoran yang terdapat pada tulang kemudian direndam dengan larutan HCl dalam wadah plastik tahan asam selama 24 dan 48 jam sampai terbentuk *ossein*. Setelah diperoleh *ossein* dengan pH netral, *ossein* kemudian dimasukkan ke dalam *beaker glass*. Bedanya pada penelitian kali ini, sampel yang digunakan adalah tulang ikan bandeng dan dilakukan perendaman dengan menggunakan masing-masing larutan asam asetat dan natrium hidroksida sampai terbentuk *ossein* selama 8 jam dan 12 jam.

Berdasarkan (Soeba & Manda, 2012: 2) dalam jurnal *Gelatin Berkualitas Tinggi Dari Limbah Tulang Ikan Bandeng*, dilakukan penelitian ekstraksi gelatin yang berasal dari tulang ikan bandeng dibandingkan dengan bagian ikan lainnya karena diketahui memiliki kualitas tinggi yang meliputi tahap persiapan bahan

baku, *demineralisasi*, ekstraksi dan purifikasi. Bedanya pada penelitian kali ini, tidak dilakukan proses purifikasi dan dilanjutkan sampai tahap pengeringan.

Pada penelitian ini, digunakan asam asetat dalam tahap *demineralisasi* untuk menghilangkan kandungan kalsium maupun garam-garam mineral pada tulang sehingga menghasilkan tulang yang lebih lunak atau biasa disebut dengan *ossein* berdasarkan (Anida, 2016: 24), dalam judulnya *Pengaruh Varian Konsentrasi dan Lama Perendaman Asam Asetat (CH₃COOH) Terhadap Produksi Gelatin Dari Limbah Kulit Kuda (Equus caballus)* dan (Munda, 2013: 25) dalam judulnya *Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam*. Adapun konsentrasi asam asetat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,01 N; 0,1 N dan 1 N.

Pada penelitian juga digunakan natrium hidroksida berdasarkan (Wijaya & Surti, 2015: 26) dalam jurnal *Pengaruh Lama Perendaman NaOH Pada Proses Penghilangan Lemak Terhadap Kualitas Gelatin Tulang Ikan Nila (Oreochromis niloticus)*. Dan berdasarkan (Fitria *et al*, 2017: 37) dalam skripsi *Pengaruh Lama Perendaman dalam NaOH Terhadap Produksi Gelatin Tulang Ayam Broiler (Gallus domestica)*, digunakan NaOH dalam pembentukan gelatin. Dijelaskan bahwa larutan NaOH pada proses perendaman efektif dalam proses pengeluaran protein non kolagen dan hanya menyebabkan tingkat kehilangan kolagen yang rendah. Maka selain asam asetat peneliti juga menggunakan natrium hidroksida dalam pembuatan gelatin. Bedanya dalam penelitian ini, konsentrasi yang digunakan adalah 0,01 N; 0,1 N dan 1 N dan sampel berupa tulang ikan bandeng.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin dari tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*).
2. Mengetahui kondisi yang paling optimal dari pengaruh asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin dari tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*).

F. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan data dan informasi tentang pengaruh yang memberikan hasil gelatin yang optimal terhadap viskositas dari tulang ikan bandeng.
2. Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber data ilmiah atau rujukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas gelatin.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Uraian Ikan Bandeng (Chanos chanos)*

1. Deskripsi Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Ikan bandeng (*Chanos chanos*) pertama kali ditemukan pada tahun 1925 oleh Dane Forsskal di laut merah. Ikan bandeng mempunyai bentuk kepala yang mengecil dibandingkan lebar dan panjang badannya dan tanpa sisik. Bagian matanya tertutup oleh selaput lendir (*adipose*). Bagian mulutnya agak runcing, kecil dan terletak pada ujung kepala. Selain itu, memiliki bagian tubuh yang panjang dan berbentuk pipih seperti torpedo. Bagian ekor yang bercabang dan memiliki sisik yang halus (Sudrajat, 2008: 94).

Ikan bandeng merupakan ikan yang termasuk *omnivora* atau dikenal dengan hewan pemakan segala. Adapun kebiasaan ikan ini adalah mengambil makanan yang berupa tumbuhan mikroskopis yang berasal dari lapisan atas pada dasar laut. Makanan yang dimaksud strukturnya menyerupai klekap yang berada di tambak, yang terdiri atas bakteri atau udang renik, cacing, protozoa, dan ganggang kersik (Perikanan, 2014: 1).



Gambar 1. Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) (Perikanan, 2014: 1)

2. Klasifikasi Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Menurut (SNI, 2013: 4), taksonomi ikan bandeng (*Chanos chanos*) adalah sebagai berikut:

Kingdom	: Animalia
Phylum	: Vertebrata
Sub phylum	: Craniata
Class	: Teleostomi
Sub class	: Actinopterygii
Ordo	: Malacopterygii
Family	: Chanidae
Genus	: Chanos
Species	: <i>Chanos chanos</i>


3. Habitat dan Penyebaran Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Habitat asli ikan bandeng adalah di laut, kemudian mulai dikembangkan di air payau hingga dapat dipelihara. Di Samudera Hindia maupun samudera Pasifik, ikan bandeng ditemukan hidup secara bergerombol. Selain itu, di perairan sekitar pulau-pulau dengan dasar karang juga banyak ditemukan ikan bandeng. Ikan bandeng memiliki masa muda hidup di laut dengan jangka waktu 2–3 minggu lalu berpindah ke rawa – rawa bakau, daerah payau. Setelah dewasa, ikan bandeng pun kembali ke laut untuk dapat berkembang biak (Perikanan, 2014: 1).

Ikan bandeng merupakan ikan yang termasuk dalam jenis *eurihalin*, sehingga ikan bandeng dapat ditemukan di daerah air tawar, air payau maupun air

laut. Selama masa perkembangannya, ikan bandeng sangat menyukai hidup di daerah air payau atau daerah muara sungai (Romadon & Subekti, 2011: 19).

4. Tulang Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)



Gambar 2. Susunan tulang ikan bandeng (Robi & Selviastuti, 2014: 56)

Tulang merupakan jaringan keras yang terdapat di dalam bagian tubuh ikan yang terdiri dari dua tipe jaringan yaitu jaringan kompak dan bunga karang yang mengandung kolagen dalam jumlah yang hampir sama. Adapun warna tulang segar adalah putih kekuningan dan berwarna putih bersih bila direbus. Pada dasarnya tulang merupakan sebuah jaringan penghubung, seperti kartilago yang terdiri dari sel-sel yang bertempat di lakuna dan serat-serat kolagen. Di dalam tulang biasanya hanya satu sel terdapat dalam tiap lakuna dan berhubungan dengan yang lainnya, melalui serangkaian tulang yang melintasi sebuah matriks yang banyak terdapat pada serat kolagen atau zat albuminoid dan juga diresapi oleh garam-garam kalsium yang melimpah. Matriks maupun serat-serat kolagen tersusun atas pelat – pelat pada jaringan ossein (Harjana, 2011: 27).

Komposisi tulang secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Komposisi tulang secara umum

Komponen	Jumlah (%)
Air	14 – 44
Lemak	1 – 27
Bahan organik	16 – 33
Bahan anorganik	25 – 26

Struktur umum dari jaringan tulang yaitu tersusun atas matriks tulang, bahan intersel yang mengalami klasifikasi, sel tulang (*osteosit*) yang terdapat di dalam rongga (*lakuna*) pada matriks, *osteoblas* yang berperan untuk sintesis bahan organik matriks tulang, yaitu serabut kolagen dan glikoprotein dan osteoklas. Adapun yang dimaksud dengan *osteoklas* adalah sel raksasa yang berperan dalam perombakan matriks tulang dan perubahan bentuk jaringan tulang (Harjana, 2011: 33).

a) Osteoblas

Osteoblas merupakan sel tulang muda yang berfungsi untuk mensintesis bahan organik matriks tulang, yaitu serabut kolagen dan glikoprotein. Bila aktif mensintesis osteoblas menunjukkan sel yang berbentuk kuboid, mempunyai sitoplasma basofilik, mempunyai proses sitoplasmik yang memungkinkan berhubungan dengan osteoblas lain ataupun sekitarnya, retikulum endoplasmik reguler dan aparatus golgi yang berkembang dengan baik (Harjana, 2011: 33).

b) Osteosid

Osteosid merupakan sel-sel tulang yang terbungkus dalam lapisan-lapisan matriks tulang yang telah mengalami mineralisasi, osteosit lebih kecil dibanding osteoblas, mempunyai retikulum endoplasmik dan aparatus golgi jauh sedikit dibanding osteoblas serta kromaton inti yang lebih padat, mempunyai fungsi memelihara matriks tulang. Osteosit dan osteoblas diketahui mempunyai kalsium fosfat yang berikatan dengan protein atau glikoprotein, suatu indikasi kemampuan untuk melakukan klasifikasi matriks (Harjana, 2011: 34).

c) Matriks tulang

Bahan anorganik utama dalam matriks tulang adalah kalsium dan fosfor, keduanya membentuk kristal hidroksiapatit yang terletak di samping fibril kolagen dan dikelilingi zat dasar amorf (Harjana, 2011: 34).

B. Uraian Gelatin


Gelatin berasal dari bahasa latin *gelatos*, yang artinya pembekuan. Gelatin merupakan protein yang dapat diperoleh melalui hidrolisis parsial kolagen dari kulit, jaringan ikat putih dan tulang hewan. Gelatin mampu menyerap air dengan kisaran 5–10 kali beratnya. Gelatin juga dapat larut dalam air panas dan bila didinginkan dapat membentuk gel. Sifat yang dimilikinya tergantung pada jenis asam amino penyusunnya. Gelatin memiliki bobot molekul antara 20.000 g/mol – 250.000 g/mol (Suryani *et al*, 2009: 1).



Gambar 3. Gelatin (Schrieber & Gareis, 2007: 2)

Nama resmi dari gelatin adalah GELATINUM. Pemerianya berupa lembaran, kepingan atau potongan, atau serbuk kasar sampai halus, kuning lemah atau coklat terang, warna bervariasi tergantung ukuran partikel. Larutannya berbau lemah seperti kaldu. Jika kering stabil di udara, tetapi mudah terurai oleh mikroba jika lembab atau dalam bentuk larutan. Tidak larut dalam air dingin, mengembang dan lunak bila dicelup dalam air, larut dalam air panas, dalam campuran panas gliserin dan air, tidak larut dalam etanol, dalam kloroform, dalam eter, dan dalam minyak lemak dan minyak menguap. Dalam penyimpanannya disimpan dalam wadah tertutup baik, ditempat kering. (Anonim, 1995: 404).

Secara kimiawi, gelatin dapat diperoleh melalui rangkaian proses hidrolisis kolagen. Protein kolagen ini secara ilmiah dapat “ditangkap” untuk dikonversi menjadi gelatin. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Reaksi pembentukan gelatin (Miwada & Simpen, 2007: 8)

Selain itu, gelatin mempunyai daya pembentukan gel yang cukup tinggi dan bersifat *heat reversible* yang artinya pada pemanasan gel yang sudah

terbentuk akan dapat larut kembali. Adapun sifat secara umum dan kandungan unsur-unsur mineral tertentu dalam gelatin dapat digunakan untuk menilai mutu gelatin dan standar mutu gelatin SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Standar Mutu Gelatin Menurut SNI No. 06-3735-1995

Karakteristik	Syarat
Warna	Tidak Berwarna
Bau, Rasa	Normal (dapat diterima konsumen)
Kadar Air	Maksimum 16%
Kadar Abu	Maksimum 3,25%
Logam Berat	Maksimum 50 mg/kg
Arsen	Maksimum 2 mg/kg
Tembaga	Maksimum 30 mg/kg
Seng	Maksimum 100 mg/kg
Sulfit	-Maksimum 1000 mg/kg

Gelatin dapat dibedakan menjadi gelatin tipe A dan tipe B berdasarkan metode pembuatannya. Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan baku yang digunakan diberi perlakuan perendaman dengan penggunaan larutan asam sehingga gelatin tipe A dikenal dengan sebutan proses asam. Sedangkan dalam pembuatan gelatin B, diberi perlakuan perendaman dengan penggunaan larutan basa sehingga gelatin tipe B dikenal sebagai proses alkali (Soeba & Manda, 2012: 1). Meskipun secara umum gelatin mempunyai kegunaan yang hampir sama, sifat fungsional yang sama, namun terdapat perbedaan sifat antara gelatin tipe A maupun tipe B. Perbedaan sifat fisik selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Sifat-Sifat Gelatin

Sifat	Tipe A	Tipe B
Ph	3,8–5,5	5-7,5
Titik Isoelektrik	7–9	4,7-5,4
Kekuatan Gel (bloom)	50-300	50-300
Viskositas (mps)	15–75	20–75
Kadar Abu (%)	0,3–2	0,5-2

Sumber: (GMIA, 2012: 12).

Gelatin tersusun atas beberapa asam amino yang saling terikat yang terdiri dari asam glutamat, asam aspartat, lisin, tirosin, velin, arginin, serin, glisin, histidin, hidroksiprolin, hidroksilisin, fenilalanin, prolin, alanin dan metionin. Susunan asam amino gelatin berupa triplet peptida yaitu Glisin-X-Y, dimana X adalah asam amino prolin dan Y umumnya adalah asam amino hidroksiprolin. Senyawa gelatin merupakan suatu polimer linier yang tersusun oleh satuan terulang asam amino glisin-prolin-prolin dan glisin-prolin-hidroksiprolin yang bergabung membentuk suatu rangkaian polipeptida yang tinggi. Asam-asam amino tersebut saling terkait melalui suatu ikatan peptida yang membentuk gelatin. Pada gambar 5, dapat dilihat susunan asam amino gelatin berupa Gly-X-Y, dimana X pada umumnya asam amino prolin dan Y umumnya asam amino hidroksiprolin. Tidak adanya triptofan pada gelatin menyebabkan gelatin tidak dapat digolongkan sebagai protein lengkap (Suryani *et al*, 2009: 1). Struktur kimia gelatin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5. Struktur kimia gelatin (Tazwir *et al*, 2007: 36)

Adapun komposisi asam amino dalam gelatin pada tulang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Komposisi Asam Amino dalam Gelatin pada Tulang

Komposisi	Jumlah (%)
Alanin	10,1-14,2
Arginin	5,0-9,0
Asam Aspartat	4,6-6,7
Asam Glutamat	8,5-11,6
Glisin	24,5-28,8
Histidin	0,4-0,7
Hirdoksilisin	0,7-0,9
Hidroksiprolin	11,9-13,4
Isolisin	1,3-1,5
Lisin	2,8-3,5
Metionin	0,0-0,6
Fenilalanin	1,3-2,5
Prolin	13,5-15,5
Serin	3,4-3,8
Treonin	2,0-2,4
Tirosin	0,0-0,2
Valin	2,4-3,0

C. *Gelombang Mikro*

Microwave adalah suatu alat yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik berada pada frekuensi sekitar 2450 MHz yaitu $\lambda = 12,24$. Gelombang pada microwave menggunakan gelombang mikro yang diarahkan ke ruang pemanas. Waktu pemanasan yang cepat dan pemanasan volumetrik merupakan keuntungan dari microwave (Permatasari *et al*, 2015: 1). Kelebihan lainnya adalah waktu ekstraksi yang lebih singkat, penggunaan energi dan solvent yang lebih sedikit, *yield* yang lebih tinggi, akurasi dan presisi yang lebih tinggi, adanya proses pengadukan sehingga dapat meningkatkan fenomena transfer massa dan setting peralatan yang menggabungkan fitur sohklet (Purwanto *et al*, 2006: 10).

Microwave Assisted Extraction (MAE) adalah teknik untuk mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam bahan tanaman dengan memanfaatkan bantuan energi gelombang mikro. Alat ini memiliki kontrol terhadap temperatur yang baik sehingga cocok untuk pengambilan senyawa yang bersifat termolabil dibandingkan dengan proses pemanasan konvensional (Purwanto *et al*, 2006: 10).

Adapun di dalam microwave terdapat ruang pemanas yang dibagi menjadi 16 titik dengan tujuan untuk mengetahui nilai temperatur yang terdapat dalam dasar ruang pemanas microwave. Pada gambar tersebut dapat dilihat simbol S dan B. S merupakan simbol yang menandakan saf/kolom sedangkan simbol B menandakan baris. Untuk membedakan tiap titik maka diberi penomoran baris dan kolom agar pada saat pengambilan data tidak tertukar posisi (Permatasari *et al*, 2015: 3).

D. Gelombang Sonik

Sonikasi adalah pengaplikasian dari penggunaan energi suara untuk pengadukan partikel dalam suatu sampel. Sonikasi dapat digunakan untuk mempercepat pelarutan suatu materi dengan memecah reaksi intermolekuler sehingga terbentuk partikel yang berukuran nano. Sonikasi berarti memberi perlakuan ultrasonik pada suatu bahan dengan kondisi tertentu sehingga bahan tersebut mengalami reaksi kimia akibat perlakuan tersebut (Suslick & Price, 1999: 300).

Metode ini termasuk dalam metode jenis *top down* dalam pembuatan material nano. Adapun prosesnya dengan cara menggunakan gelombang ultrasonik dengan rentang frekuensi 20 KHz-10 MHz yang ditembakkan ke dalam medium air untuk menghasilkan gelembung kavitasi yang dapat membuat partikel memiliki diameter dalam skala nano (Suslick & Price, 1999: 300).

E. Panas Tekanan Tinggi

Autoklaf adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan menggunakan uap air panas bertekanan. Tekanan yang digunakan pada umumnya 15 Psi atau sekitar 2 atm dengan suhu 121°C (250°F). Jadi, tekanan yang bekerja ke seluruh permukaan benda adalah 15 pon tiap inchi². (15 Psi = 15 *pounds per square inch*). Pada saat sumber panas dinyalakan maka air di dalam autoklaf lama kelamaan akan mendidih dan uap air yang terbentuk mendesak udara yang mengisi autoklaf. Setelah semua udara yang berada dalam autoklaf diganti dengan uap air, katup uap atau udara ditutup sehingga tekanan udara dalam autoklaf akan naik. Saat tercapai tekanan dan suhu yang sesuai maka

proses sterilisasi dimulai dan *timer* mulai menghitung waktu mundur. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber panas dimatikan dan tekanan dibiarkan turun perlahan hingga mencapai 0 Psi. Autoklaf tidak boleh dibuka sebelum tekanan mencapai 0 Psi (Lukas, 2006: 9).

F. *Pengeringan Beku (Freeze Dry)*

Pengeringan beku adalah salah satu metode pengeringan dengan mempertahankan mutu bahan pangan atau produk pangan. Adapun keuntungannya adalah dapat mempertahankan stabilitas bahan untuk menghindari perubahan warna, aroma dan unsur organoleptik lainnya maupun stabilitas struktur seperti pengerutan dan perubahan bentuk. Selain itu, dapat mencegah aktivitas mikroba dan mencegah terjadinya reaksi-reaksi kimia (Anida, 2016: 18).

G. *Tinjauan Islam*

Gelatin yang beredar di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan pesat, hingga saat ini hampir mencapai 90%. Beberapa gelatin impor dari luar negeri diproduksi dari bahan baku kulit babi serta tulang dan kulit sapi. Produksi gelatin impor dari luar negeri dengan menggunakan bahan baku babi merupakan salah satu masalah bagi umat Islam karena babi merupakan hewan yang haram hukumnya bila dikonsumsi. Penggunaan bahan baku dari babi merupakan larangan bagi umat Islam.

Gelatin dari tulang ikan sangat penting adanya untuk negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah muslim. Gelatin yang terbuat dari tulang ikan sangat terjamin kehalalannya. Hal ini berkaitan dengan hukum syariat Islam yang mewajib pengikutnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang jelas kehalalannya.

Mengonsumsi sesuatu yang halal merupakan wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Allah *Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 96, yang berbunyi:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ.....

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagi kamu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut”.

Para ulama memahami kata-kata *binatang buruan laut* dalam arti apa yang diperoleh dengan upaya dan yang dimaksud dengan *makanan (yang berasal) dari laut* adalah apa yang mengapung atau yang terdampar. Karena yang mengapung dan terdampar tidak lagi diperoleh dengan *memburunya*. Ada juga yang memahami kata *makanannya* dalam arti yang diasinkan dan dikeringkan. Tidak ada larangan untuk berburu binatang laut dan sungai, kerana binatang laut sangat melimpah (Quraish, 2001: 189).

Menurut mazhab Abu Hunifah berpendapat bahwa yang halal dari binatang laut atau sungai hanya ikan saja, dan bahwa tidak dibenarkan memakan ikan yang mengapung, antara lain atas dasar bahwa ia adalah bangkai. Ulama lain mengecualikan dari larangan memakan bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. (Quraish, 2001: 251).

Menurut mazhab Maliki dalam (Sabir, 2014: 202), dihalalkan semua hewan laut dan bangkainya, baik yang hanya dapat hidup di laut maupun yang dapat hidup di laut dan di darat. Semua binatang yang berasal dari laut halal untuk dimakan (tidak ada yang diharamkan). Yang diharamkan adalah yang

mengandung racun yang berbahaya baik itu seperti ikan ataupun yang lainnya, baik ditangkap atau diburu atau didapati dalam keadaan mati (oleh muslim atau non muslim), baik hewan yang mirip atau tidak mirip dengan hewan yang hidup di daratan (Sabir, 2014: 202).

Adapun jenis ikan yang biasanya dijadikan dalam produk halal seperti ikan bandeng, ikan nila, ikan emas, ikan tuna, ikan kakap merah dan sejenisnya. Binatang laut yang diharamkan hanyalah yang membahayakan kesehatan seperti ikan yang beracun dan sebagainya. Menurut Kitab Sabilal Muhtadin Jilid 2, ikan yang dimaksud tersebut seperti ikan buntal yang dapat merusak kesehatan baik tubuh maupun akal karena mengandung tetrodotoksin (TTX). Racun ini merupakan neurotoksin dan belum ada penawar racunnya (Pratama *et al*, 2014: 12).

Dari penjelasan ayat dalam surah Al ‘Maidah dapat disimpulkan bahwa dalam Islam ada beberapa kriteria untuk bahan makanan yang tidak boleh dikonsumsi dalam artian menjadi bahan makanan yang haram. Dan jelas diterangkan bahwasanya diharamkan untuk menggunakan bahan makanan dari babi, begitupun dengan bahan-bahan yang mengandung babi ataupun terdapat kemungkinan kontaminasi babi. Termasuk didalamnya ialah gelatin yang dibuat dari babi. Selain itu, berdasarkan penjelasan ilmu fikih, penggunaan ikan sebagai sampel dalam penelitian ini tidak diragukan kehalalannya dan halal untuk dimakan kecuali yang mengandung racun berbahaya baik ditangkap atau diburu atau didapati dalam keadaan mati.

Dari Ibnu Umar *Radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya:

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan

limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Berdasarkan ayat di atas, semakin menjelaskan bahwa pemanfaatan ikan bandeng sebagai sampel penelitian dalam menghasilkan gelatin sudah tidak diragukan lagi kehalalannya. Karena sumber bahan yang digunakan yaitu tulangnya telah jelas kehalalannya. Berbeda dengan sumber lain yang kehalalannya masih dipertanyakan. Adapun mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam asetat (CH_3COOH), air suling (H_2O), asam klorida (HCl), dan natrium hidroksida (NaOH). Berdasarkan (MUI, 2015), bahan-bahan yang digunakan tersebut termasuk ke dalam daftar bahan halal tidak kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan gelatin dari tulang ikan bandeng aman dan halal.

Selain itu, dalam proses pengolahan sampel menjadi gelatin juga dijamin keamanan dan kehalalannya. Adapun proses pengolahan tulang ikan bandeng menjadi gelatin melalui 4 tahapan, yaitu proses pencucian atau pembersihan pada tulang dengan menggunakan air suling (*degreasing*), proses perendaman tulang ikan dengan asam atau basa (*degreasing*), proses penarikan senyawa gelatin dengan menggunakan pelarut air suling (ekstraksi) dan pengeringan.

Dari beberapa penjelasan tahapan pembuatan gelatin di atas, 4 tahapan yang digunakan dalam pembuatan gelatin sudah tidak diragukan lagi keamanan dan kehalalannya. Karena dalam pembuatannya mulai dari tahap awal pengambilan dan persiapan bahan baku sampai terbentuknya gelatin tidak terdapat unsur-unsur yang dapat membahayakan ataupun tercemar dengan barang yang haram sehingga gelatin yang berasal dari tulang ikan bandeng dapat menjadi alternatif dalam pembuatan gelatin yang halal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif eksperimental.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetika Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biofarmaka Pusat Kegiatan dan Penelitian Universitas Hasanuddin, Laboratorium Farmakognosi dan Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, dan Laboratorium Bioteknologi Terpadu Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin

B. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental di laboratorium, yaitu penelitian yang mengungkapkan pengaruh atau suatu gejala yang timbul, dengan ciri khusus, yaitu dengan melakukan percobaan.

C. *Sampel Penelitian*

Sampel penelitian ini adalah tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*) yang diambil dari Pabrik KIMA PT. UCS, Jalan Kima V, Kawasan Industri Makassar, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, masing-masing sebanyak 250 gram dan 125 gram (tulang ikan bandeng bersih).

D. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah autoklaf Hirayama HVE-50[®], *beaker glass*, cawan porselin, *freeze dry* CHAIST ALPHA 1-2 LD Plus[®], gelas ukur, labu tentukur, micropipet, microwave MODENA[®], neraca analitik, oven Mammert[®], pH meter, sonikator VWR[®], termometer, viscometer ostwald, dan waterbath Mammert[®].

2. Bahan yang digunakan

Bahan baku yang digunakan dalam penelitian ini adalah asam asetat (CH₃COOH), air suling (H₂O), asam klorida (HCl), natrium hidroksida (NaOH), dan sampel berupa tulang ikan bandeng.

E. Prosedur Kerja

1. Pengolahan sampel

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 11 kelompok, yaitu terdiri dari kelompok yang menggunakan asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan yang berbeda.

Tulang ikan bandeng diolah menjadi gelatin melalui 4 tahapan, yaitu:

a. *Degreasing*

Pada tahap awal ini, dilakukan proses pencucian atau pembersihan tulang ikan bandeng yang telah diperoleh. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, dan lemak. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan memanaskan tulang ikan bandeng dengan

air mendidih selama 1 jam, selanjutnya tulang ikan bandeng ditiriskan dan ukurannya dibuat kecil dengan cara diblender (Huda *et al*, 2013: 71).

b. *Demineralisasi*

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium dan garam-garam mineral yang terdapat didalam tulang sehingga tulang yang dihasilkan menjadi lunak atau disebut *ossein* yang terdapat kolagen didalamnya (Huda *et al*, 2013: 71).

- 1) Untuk kelompok 1, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 0,01 N sebanyak 1 liter selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dinetralkan dengan menggunakan NaOH.
- 2) Untuk kelompok 2, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 0,1 N sebanyak 1 liter selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dinetralkan dengan menggunakan NaOH.
- 3) Untuk kelompok 3, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 1 N sebanyak 1 liter selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dinetralkan dengan menggunakan NaOH.
- 4) Untuk kelompok 4, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 1 N sebanyak 1 liter selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dicuci dengan menggunakan air suling hingga pHnya netral.

- 5) Untuk kelompok 5, tulang ikan bandeng sebanyak 125 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 1 N sebanyak 1 liter selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dicuci dengan menggunakan air suling hingga pHnya netral.
- 6) Untuk kelompok 6, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 1 N sebanyak 1 liter selama 12 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dicuci dengan menggunakan air suling hingga pHnya netral.
- 7) Untuk kelompok 7, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 1 N sebanyak 1 liter selama 12 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dicuci dengan menggunakan air suling hingga pHnya netral.
- 8) Untuk kelompok 8, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan asam asetat 1 N sebanyak 1 liter selama 12 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dicuci dengan menggunakan air suling hingga pHnya netral.
- 9) Untuk kelompok 9, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan natrium hidroksida 0,01 N sebanyak 1 liter selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dinetralkan dengan menggunakan HCl.
- 10) Untuk kelompok 10, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan natrium hidroksida 0,1 N sebanyak 1 liter

selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dinetralkan dengan menggunakan HCl.

- 11) Untuk kelompok 11, tulang ikan bandeng sebanyak 250 gram yang telah dihaluskan direndam dengan natrium hidroksida 1 N sebanyak 1 liter selama 8 jam kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis lalu dinetralkan dengan menggunakan HCl.

c. Ekstraksi

Ossein yang ber-pH netral kemudian diekstraksi dengan menggunakan air suling, perbandingan *ossein* dengan air suling adalah 1 : 4 (b/v) (Hermanto *et al*, 2014: 111).

- 1) Untuk kelompok 1-5, *ossein* diekstraksi dengan menggunakan waterbath pada suhu 60°C selama 8 jam dengan pengadukan yang konstan lalu disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis.
- 2) Untuk kelompok 6, *ossein* diekstraksi dengan menggunakan sonikator pada suhu 50°C selama 3 jam lalu disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis.
- 3) Untuk kelompok 7, *ossein* diekstraksi dengan menggunakan microwave pada suhu 100°C selama 1 jam lalu disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis.
- 4) Untuk kelompok 8, *ossein* diekstraksi dengan menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 1 jam lalu disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis.

5) Untuk kelompok 9, 10, dan 11, *ossein* diekstraksi dengan menggunakan waterbath pada suhu 60°C selama 8 jam dengan pengadukan yang konstan lalu disaring dengan menggunakan kain flanel sebanyak 4 lapis.

d. Pengeringan

Filtrat hasil ekstraksi kemudian dipanaskan di dalam oven pada suhu 60°C selama 48 jam (Hermanto *et al*, 2014: 112). Semua kelompok dikeringkan di dalam oven kecuali untuk kelompok 5, filtrat dikeringkan dengan menggunakan alat *freeze dry* pada suhu -40°C selama 48 jam. Setelah itu, kemudian dilakukan analisis.

2. Prosedur Pengerjaan Alat

a. Sonikator

Sebelum menggunakan alat, pastikan air suling berada dalam batas minimal kemudian nyalakan alat. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam wadah dengan penambahan 1 liter air suling kemudian dimasukkan ke dalam alat (suhu 50°C selama 3 jam). Setelah selesai, sampel dikeluarkan dan alat dimatikan.

b. Microwave

Nyalakan alat yang akan digunakan. Sampel kemudian dimasukkan ke dalam 2 *beaker glass* dengan penambahan masing-masing 500 ml air suling. Setelah itu, dimasukkan 2 *beaker glass* ke dalam alat (suhu 100°C selama 1 jam).. Setelah selesai, keluarkan *beaker glass* dan alat dimatikan.

c. Autoklaf

Sebelum menggunakan alat, pastikan air suling yang berada di dalam autoklaf masih ada dan dalam batas yang ideal kemudian nyalakan alat. Sampel

dimasukkan ke dalam 2 wadah dengan penambahan masing-masing 500 ml air suling. Setelah itu, disimpan dan disusun rapi di dalam tempat penampungan lalu dimasukkan ke dalam alat (suhu 121⁰C selama 1 jam). Setelah selesai, keluarkan sampel dari tempat penampungan dan alat dimatikan.

d. *Freeze Dry*

Nyalakan alat yang akan digunakan. Filtrat gelatin kemudian dipindahkan ke dalam cawan petri. Cawan petri kemudian dimasukkan ke dalam alat (suhu -40⁰C selama 48 jam). Setelah selesai, sampel dikeluarkan dan alat dimatikan.

e. Oven

Nyalakan alat yang akan digunakan. Filtrat gelatin yang telah dipindahkan ke dalam wadah lalu masukkan ke dalam alat (suhu 60⁰C selama 48 jam). Setelah selesai, sampel dikeluarkan dan alat dimatikan.

3. Analisis Kuantitatif Gelatin

a. Penentuan Rendamen

Rendamen diperoleh dengan cara perbandingan berat kering gelatin yang dihasilkan dengan berat bahan baku tulang ikan (tulang yang dibersihkan dari sisa daging dan lemak) (Munda, 2013: 29). Besarnya rendamen dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut:

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat gelatin yang diperoleh}}{\text{Berat tulang ikan kering}} \times 100\%$$

b. Viskositas

Sampel ditimbang sebanyak 0,67 g kemudian dilarutkan dalam aquadest hingga volume 50 ml pada suhu 60⁰C. Larutan gelatin kemudian diukur viskositasnya dengan menggunakan viskometer ostwald (Tazwir *et al*, 2007: 38).

Dihitung nilai viskositasnya dengan menggunakan rumus berikut:

$$\frac{\eta_{\text{air}}}{\eta_{\text{sampel}}} = \frac{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}}{\rho_{\text{sampel}} \times t_{\text{sampel}}}$$

Keterangan:

η_{air} : viskositas air (cP)

η_{sampel} : viskositas cairan gelatin (cP)

ρ_{air} : massa jenis air (g/cm³)

ρ_{sampel} : massa jenis cairan gelatin (g/cm³)

t_{air} : waktu alir air (detik)

t_{sampel} : waktu alir cairan gelatin (detik)

c. Penentuan pH

Sampel sebanyak 0,5 gram ditimbang dan dilarutkan dalam air pada suhu 60°C selama 15 menit kemudian dicukupkan air hingga 50 ml. pH diukur pada suhu 25°C menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi terlebih dahulu (Munda, 2013: 29).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Pengujian Organoleptik Gelatin Tulang Ikan

Tabel 5. Hasil Pengujian Organoleptis Gelatin Tulang Ikan

Kelompok	Pengujian Organoleptik			
	Bentuk	Bau	Tekstur	Warna
1	Serbuk	Khas	Halus	Putih kecoklatan
2	Lembaran	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
3	Serbuk	Khas	Kasar	Putih kekuningan
4	Lembaran	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
5	Lembaran	Khas	Halus	Putih kekuningan
6	Serbuk	Khas	Halus	Putih
7	Lembaran	Khas	Halus	Putih kekuningan
8	Kepingan	Khas	Kasar	Coklat
9	Serbuk	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
10	Serbuk	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
11	Kepingan	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan

Keterangan:

- Kelompok 1 menggunakan asam asetat 0,01 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan oven; dinetralkan.
- Kelompok 2 menggunakan asam asetat 0,1 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan oven; dinetralkan.
- Kelompok 3 menggunakan asam asetat 1 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan oven; dinetralkan.
- Kelompok 4 menggunakan asam asetat 1 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan oven; tidak dinetralkan.
- Kelompok 5 menggunakan asam asetat 1 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan *freeze dry*; tidak dinetralkan

- Kelompok 6 menggunakan asam asetat 1 N; metode ekstraksi menggunakan sonikator; metode pengeringan menggunakan oven; tidak dinetralkan.
- Kelompok 7 menggunakan asam asetat 1 N; metode ekstraksi menggunakan microwave; metode pengeringan menggunakan oven; tidak dinetralkan.
- Kelompok 8 menggunakan asam asetat 1 N; metode ekstraksi menggunakan autoklaf; metode pengeringan menggunakan oven; tidak dinetralkan.
- Kelompok 9 menggunakan NaOH 0,01 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan oven; dinetralkan.
- Kelompok 10 menggunakan NaOH 0,1 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan oven; dinetralkan.
- Kelompok 11 menggunakan NaOH 1 N; metode ekstraksi menggunakan waterbath; metode pengeringan menggunakan oven; dinetralkan.

2. Hasil Pengukuran Karakteristik Gelatin Tulang Ikan

Tabel 6. Hasil Pengukuran Karakteristik Gelatin Tulang Ikan

Kelompok	Karakteristik Gelatin	
	% Rendamen	Ph
1	0,4 %	5,9
2	1,4 %	5,9
3	0,2 %	5,3
4	2,5 %	5,0
5	1,9 %	4,6
6	0,6 %	5,5
7	2,1 %	5,4
8	9,3 %	5,1
9	0,6 %	7,1
10	2,3 %	8,8
11	4,6 %	8,3

(Persyaratan pH tipe asam = 3,8–5,5 dan tipe basa 5-7,5)

3. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Tulang Ikan

Tabel 7. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Tulang Ikan

Kelompok	Pengukuran Viskositas	
	Bobot Jenis (g/ml)	Viskositas (cP)
1	0,9895	3,8854
2	0,9877	3,5186
3	0,9873	2,7868
4	0,9879	2,8110
5	0,9906	3,3890
6	0,9903	1,2285
7	0,9831	1,1176
8	0,9876	1,8546
9	0,9951	1,5829
10	0,9916	2,2901
11	0,9924	2,1398

(Persyaratan viskositas tipe asam = 1,5–7,5 cP dan tipe basa 2,0-7,5 cP)

B. Pembahasan

Viskositas atau kekentalan merupakan salah satu sifat fisik gelatin yang penting untuk mengetahui tingkat kekentalan gelatin yang diperoleh. Menurut (GMIA, 2012: 12), persyaratan nilai viskositas gelatin untuk tipe A adalah 15-75 mps atau 1,5-7,5 cP sedangkan untuk tipe B adalah 20-75 mps atau 2,0-7,5 cP.

Pertama, untuk perlakuan (kelompok 1, 2, dan 3 gelatin), hasil pengukuran viskositas yang didapatkan dari larutan gelatin berturut-turut adalah 3,8854 cP, 3,5186 cP dan 2,7868 cP. Berdasarkan (GMIA, 2012: 12), persyaratan nilai viskositas gelatin untuk tipe ini adalah 15-75 mps atau 1,5-7,5 cP. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua gelatin yang dihasilkan memenuhi standar viskositas gelatin. Adanya penurunan nilai viskositas terhadap peningkatan konsentrasi pelarut menunjukkan bahwa terputusnya rantai asam amino seiring dengan meningkatnya konsentrasi dari pelarut yang digunakan (Huda *et al*, 2013: 73). Semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan akan semakin kuat penetrasi asam dalam memecah ikatan sekunder protein sehingga akan terjadi hidrolisis lanjutan yang menghasilkan BM yang lebih kecil dengan rantai yang lebih pendek sehingga viskositasnya bernilai lebih kecil (Trilaksani *et al*, 2012: 243).

Kedua, untuk perlakuan (kelompok 4 dan 5 gelatin), hasil pengukuran viskositas yang didapatkan dari larutan gelatin berturut-turut adalah 2,8110 cP dan 3,3890 cP. Berdasarkan (GMIA, 2012: 12), persyaratan nilai viskositas gelatin untuk tipe ini adalah 15-75 mps atau 1,5-7,5 cP. Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa semua gelatin yang dihasilkan memenuhi standar viskositas gelatin.

Ketiga, untuk perlakuan (kelompok 6, 7 dan 8), hasil pengukuran viskositas yang didapatkan dari larutan gelatin berturut-turut adalah 1,2285 cP; 1,1176 cP, dan 1,8546 cP. Berdasarkan (GMIA, 2012: 12), persyaratan nilai viskositas gelatin untuk tipe ini adalah 15-75 mps atau 1,5-7,5 cP. Jadi, hanya kelompok 8 yang memenuhi standar viskositas gelatin. Namun, dari keempat perlakuan, untuk perlakuan ini diperoleh nilai viskositas yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lainnya. Rendahnya nilai viskositas yang didapatkan dikarenakan waktu perendaman yang semakin lama sehingga rantai asam amino dari gelatin akan mengalami pemutusan rantai menjadi rantai yang lebih pendek. Nilai viskositas yang kurang baik dipengaruhi oleh struktur gelatin yang dimiliki oleh tulang ikan. Struktur gelatin mudah terdegradasi oleh panas sehingga semakin lama proses pemanasan maka struktur rantai gelatin yang dihasilkan akan semakin pendek. Semakin pendek rantai asam amino maka nilai viskositas yang dihasilkan akan semakin rendah (Huda *et al*, 2013: 73).

Berdasarkan jurnal penelitian (Dewi *et al*, 2012: 309), rendahnya nilai viskositas yang didapatkan dari metode ekstraksi menggunakan microwave dikarenakan pada saat diberikan penyinaran gelombang mikro terjadi polarisasi dipolar yang merupakan proses menghasilkan panas oleh molekul polar. Molekul polar yang berada dalam medan elektromagnetik yang beresilasi dengan frekuensi yang sesuai berusaha untuk mengikuti medan dan menjajarkan diri agar sefasa dengan medan. Adanya gaya dalam molekul menyebabkan molekul polar tidak

dapat mengikuti orientasi medan. Peristiwa tersebut menghasilkan pergerakan partikel acak yang akan menghasilkan panas. Akibat adanya atom-atom yang bergetar dan menghasilkan panas tersebut membuat ikatan antar atom menjadi lemah yang menyebabkan penurunan viskositas. Hal ini juga dijelaskan dalam jurnal penelitian (Adhiksana *et al*, 2017: 64), bahwa rendahnya nilai viskositas yang didapatkan pada ekstraksi menggunakan microwave dikarenakan adanya *dipole rotation*, yaitu panas yang terjadi karena perubahan momen *dipole* pada bahan akibat radiasi dari medan listrik dan magnet (microwave) sehingga terjadi polarisasi pada bahan.

Keempat, untuk perlakuan (kelompok 9, 10 dan 11), hasil pengukuran viskositas yang didapatkan dari larutan gelatin berturut-turut adalah 1,5829 cP; 2,2901 cP; dan 2,1398 cP. Berdasarkan (GMIA, 2012: 12), persyaratan nilai viskositas gelatin untuk tipe ini adalah 20-75 mps atau 2,0-7,5 cP. Jadi, hanya kelompok 10 dan kelompok 11 yang memenuhi standar viskositas gelatin.

Berdasarkan analisis dengan metode ANOVA, diperoleh hasil bahwa pada perlakuan 1, 2, 3, dan 4 signifikan mempengaruhi viskositas dengan tingkat kepercayaan 95% dimana nilai $p < 0,05$ (Lampiran 5) kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode BNT (Beda Nyata Terkecil) untuk mengetahui kondisi yang optimal untuk hasil viskositas yang diperoleh.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa masing-masing perlakuan mempunyai perbedaan yang signifikan, karena nilai $p < 0,05$ sehingga kondisi yang optimal untuk viskositas dinilai dari viskositas yang tertinggi dan memenuhi persyaratan GMIA (*Gelatin Manufactures Institute of America*).

Untuk perlakuan pertama dengan perendaman menggunakan asam asetat diperoleh bahwa kelompok 1 dengan konsentrasi 0,01 N memiliki viskositas yang paling optimal dengan nilai viskositas tertinggi sebesar 3,8854 cP. Untuk perlakuan kedua dengan metode pengeringan yang berbeda diperoleh bahwa kelompok 5 memiliki viskositas yang paling optimal dengan nilai viskositas tertinggi sebesar 3,3890 cP. Untuk perlakuan ketiga dengan metode ekstraksi yang berbeda diperoleh bahwa kelompok 8 memiliki viskositas yang paling optimal dengan nilai viskositas tertinggi sebesar 1,8546 cP, dan untuk perlakuan keempat dengan perendaman menggunakan basa diperoleh bahwa kelompok 10 dengan konsentrasi natrium hidroksida 0,1 N memiliki viskositas yang paling optimal dengan nilai viskositas tertinggi sebesar 2,2901 cP.

Terkait produksi gelatin tulang ikan bandeng dalam perspektif Islam, tulang ikan bandeng dapat dijadikan salah satu alternatif bahan baku gelatin karena memiliki kandungan kolagen yang cukup tinggi. Pentingnya ilmu pengetahuan bahwa gelatin juga dapat diproduksi dari bagian tulangnya memberikan solusi bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam untuk memanfaatkan dan mengembangkan produksi gelatin dari tulang ikan bandeng ini. Oleh karena itu, menuntut ilmu merupakan hal yang diwajibkan kepada manusia untuk memperluas wawasan dan pengetahuan sehingga derajat kita pun dapat terangkat.

Allah berfirman dalam QS Al Mujadalah/58: 11, yang berbunyi:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ

Terjemahnya:

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

Pada ayat di atas, dijelaskan mengenai keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan yang akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu pengetahuan yang luas akan dihormati oleh orang lain dan diberi kepercayaan oleh orang lain. Ini artinya tingkatan orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak berilmu sehingga akan sangat merugikan manusia apabila menyia-nyiaikan dan sama sekali mengabaikan ilmu pengetahuan. Seperti halnya pengetahuan yang dapat kita peroleh dari penelitian ini bahwa terdapat bahan baku gelatin yang halal dan aman yang dapat kita peroleh dari tulang ikan bandeng. Tidak hanya sebagai bekal ilmu, sangat penting untuk mengembangkan dan melanjutkan penelitian ini untuk mendapatkan hasil gelatin yang lebih baik.

Tulang ikan bandeng yang seringkali dianggap sebagai limbah yang tidak bermanfaat dalam penelitian ini ternyata dapat diolah dan menghasilkan gelatin yang bermanfaat baik dibidang farmasi maupun dibidang pangan. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini tidak ada yang sia-sia, seperti yang telah dijelaskan dalam QS As-Saad/38: 27, yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Ayat di atas menjelaskan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah SWT yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Segala yang Allah ciptakan memiliki manfaat. Tafsir Ibu Katsir menjelaskan bahwa orang-orang yang berakal akan memikirkan segala ciptaan Allah yang berada di langit dan di bumi. Mereka memahami dan mempelajarinya kemudian mengambil hikmahnya, sehingga sudah menjadi kewajiban manusia untuk mencari bahan baku alternatif gelatin yang lebih dijamin kehalalan dan keamanannya, salah satunya adalah bahan baku gelatin yang berasal dari tulang ikan bandeng.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan secara signifikan mempengaruhi viskositas gelatin tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*) yang dihasilkan dengan tingkat kepercayaan 95%.
2. Kondisi optimal terhadap viskositas gelatin yang diperoleh adalah perendaman menggunakan asam asetat konsentrasi 0,01 N dengan nilai 3,8854 cP, perendaman menggunakan natrium hidroksida konsentrasi 0,1 N dengan nilai 2,2901 cP, metode ekstraksi menggunakan autoklaf dengan nilai 1,8546 cP dan metode pengeringan menggunakan *freeze dry* dengan nilai 3,3890 cP.

B. *Saran*

Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan gelatin tulang ikan bandeng sebagai bahan tambahan dalam pembuatan kapsul, pengikat tablet dan mikroenkapsulasi.

KEPUSTAKAAN

- Adhiksana, A., Jumardi, A., Kimia, J. T., Samarinda, P. N., & Perminyakan, J. T. "Pemanfaatan Gelombang Mikro Sebagai Pengganti Rhodamin B Untuk Sediaan". Samarinda: Jurusan Teknik Kimia. 2017.
- Anida. "Pengaruh Variasi Konsentrasi dan Lama Perendaman Asam Asetat (CH_3COOH) Terhadap Produksi Gelatin dari Limbah Kulit Kuda (*Equus caballus*)". Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. 2016.
- Arsyad, Muhammad. "Kitab Sabilal Muhtadin Jilid 2." Surabaya: Bina Ilmu. 2003.
- Dewi, R., Wardana, I. N. G., & Hamidi, N. "Pengaruh Daya Penyinaran Gelombang Mikro Terhadap Karakteristik Pembakaran Droplet Minyak Jarak Pagar". 2012. h. 305–316.
- Dirjen POM. "Farmakope Indonesia Edisi IV". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 1995.
- Fitria, D. L. "Pengaruh Lama Perendaman dalam NaOH Terhadap Produksi Gelatin Tulang Ayam Broiler (*Gallus domestica*) Terhadap Produksi Gelatin Tulang Ayam". Malang: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017.
- Hermanto, S., Hudzaifah, M. R., & Muawanah, A. "Karakteristik Fisikokimia Gelatin Kulit Ikan Sapu-Sapu (*Hyposarcus pardalis*) Hasil Ekstraksi Asam". Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah. *Kimia Valensi*. 2014.
- Huda, W. N., Atmaka, W., & Nurhartadi, E. "Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*Gallus gallus bankiva*) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam". *Jurnal Teknosains Pangan*. Surakarta: Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret. 2013. h. 70–75.
- GMIA. "Gelatin Handbook". Gelatin Manufacturers Institute of America. 2012.
- Gudmundsson, M. "Rheological Properties of Fish Gelatin". *Journal of Food Science*, Institute of Food Technologists. 2012. h. 2172–2176.
- Harjana, T. "Buku Ajar Histologi". Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. 2011. h.1–49.
- Hermanto, S., Hudzaifah, M. R., & Muawanah, A. "Karakteristik Fisikokimia

Gelatin Kulit Ikan Sapu-sapu (*Hyposarcus pardalis*) Hasil Ekstraksi Asam. Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

Kołodziejska, I., Kaczorowski, K., Piotrowska, B., & Sadowska, M. "Modification Of The Properties Of Gelatin From Skins Of Baltic Cod (*Gadus morhua*) With Transglutaminase". Poland: Department of Food Chemistry and Technology, Chemical Faculty, Gdansk University of Technology. 2004. h. 203–209.

Lukas, S. "Formulasi Steril". Yogyakarta: Andi. 2006.

Minah, F. N., Siga, M. D. W., & Pratiwi S, C. "Ekstraksi Gelatin dari Hidrolisa Kolagen Limbah Tulang Ikan Tuna dengan Variasi Jenis Asam dan Waktu Ekstraksi". Malang: Fakultas Teknologi Industri ITN Malang Jatim. 2016. h. 26–32.

Miwada, S., & Simpen. "Optimalisasi Potensi Ceker Ayam (*Shank*) Hasil Limbah RPA Melalui Metode Ekstraksi Termodifikasi untuk Menghasilkan Gelatin". Denpasar: Fakultas Peternakan dan Fakultas MIPA Universitas Udayana. 2007. h 1–11.

Munda, M. "Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam". Makassar: Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. 2013.

Perikanan. "Budidaya Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)". Jakarta Selatan: WWF Indonesia. 2014.

Permatasari, R., Annas, M. S., & Ardian, B. "Distribusi Temperatur Pada Microwave Menggunakan Metode CFD". Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan Vol. 2 No. 1. 2015. h. 7–8.

Purwanto, H., Hartati, I., & Kurniasari, L. "Pengembangan *Microwave Assisted Extractor* (MAE) Pada Produksi Minyak Jahe Dengan Kadar Zingiberene Tinggi". Semarang: Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim. 2006. h. 9–16.

Quraish, Shihab. "Tafsir Al-Mishbah". Makassar: Lentera Hati. 2001.

Robi, A., & Selviastuti, R. "Serburia Suplemen Tulang Ikan Bandeng dengan Cangkang Kapsul Alginat Untuk Mencegah Osteoporosis". Diponegoro: Fakultas Kesehatan Masyarakat. 2014. h. 53–59.

Romadon, A., & Subekti, E. "Teknik Budidaya Ikan Bandeng di Kabupaten Demak". 2011. h. 19–24.

- Sabir, Muhammad. *Pandangan Kesehatan dalam Islam (Suatu Pendekatan Hadis)*. Makassar: Alauddin University Press. 2014.
- Schrieber, R., & Gareis, H. "Gelatin Handbook". Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 2007.
- Setiawati, I. "Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanus sp*) Hasil Proses Perlakuan Asam". Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. 2009.
- SNI 6148.1. "Ikan Bandeng (*Chanos chanos* Forskal) Bagian 1". Jakarta: Badan Standarisasi Nasional (BSN). 2013.
- SNI 06-3735. "Mutu dan Cara Uji Gelatin". Jakarta: Dewan Standarisasi Nasional. 1995.
- Soeba, I., & Manda, W. "Gelatin Berkualitas Tinggi Dari Limbah Tulang Bandeng". Surabaya: Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala. 2012. h. 1–5.
- Statistics Indonesia. "Buletin Statistik Perdagangan Ekspor Luar Negeri (*Foreign Trade Statistical Bulletin*)". Jakarta: Badan Pusat Statistik. 2016.
- Sudrajat, A. "Budidaya 23 Komoditas Laut Menguntungkan". Jakarta: Penebar Swadaya. 2008.
- Suryani, N., Sulistiawati, F., & Fajriani, A. "Kekuatan Gelatin Tipe B Dalam Formulasi Granul Terhadap Kemampuan Mukoadhesif". Jakarta: Fakultas Farmasi UIN Syarif Hidayatullah. 2009. h. 1–4.
- Suslick, K.S. & Price G.J. "Application Ultrasound to Materials Chemistry". 1999. h. 295-326.
- Tazwir, Ayudiarti, D. L., & Paranginangin, R. "Optimasi Pembuatan Gelatin Dari Tulang Ikan Kaci-Kaci (*Plectorhynchus chaetodonoides* Lac.) Menggunakan Berbagai Konsentrasi Asam dan Waktu Ekstraksi. 2007. h. 35–43.
- Trilaksani, W., Nurilmala, M., & Setiawati, I. H. "Ekstraksi Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanus sp.*) Hasil Proses Perlakuan Asam. Bogor: Departemen Teknologi Hasil Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB. 2012.
- Wardani, D. P., Suharyadi, E., & Abraha, K. "Kajian Awal Identifikasi Perbedaan Gelatin Sapi dan Gelatin Babi Menggunakan Biosensor Berbasis *Surface Plasmon Resonance* (SPR)". Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2012.

h. 153–157.


- Wijaya, O. A., & Surti, T. “Pengaruh Lama Perendaman NaOH Pada Proses Penghilangan Lemak Terhadap Kualitas Gelatin Tulang Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*).” Semarang: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. 2015. h. 25–32.
- Yenti, R., Nofiandi, D., & Fithriyah, R. “Kuantitas Gelatin dari Kulit Ikan Sepat Rawa (*Trichogaster trichopterus*) Kering dan Karakteristiknya”. Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. 2016. h. 36–43.




LAMPIRAN


Lampiran 1. Pembuatan Gelatin

A. Kelompok 1, 2 dan 3







B. Kelompok 4 dan 5







C. Kelompok 6, 7 dan 8






D. Kelompok 9, 10 dan 11






Lampiran 2. Prosedur Pengerjaan Alat


A. Sonikator




B. Microwave




C. Autoklaf




D. Freeze Dry



E. Oven



Lampiran 3. Analisis Karakteristik Gelatin



Lampiran 4. Perhitungan Hasil

1. Rendamen

Persentase rendamen dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Diketahui:

Berat Tulang = 250 gram

Berat Gelatin = 1,0050 gram

Rumus:

$$\begin{aligned} \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Berat gelatin}}{\text{Berat tulang ikan bandeng}} \times 100\% \\ &= \frac{1,0050 \text{ gram}}{250 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= 0,4\% \end{aligned}$$

2. Bobot Jenis

Nilai bobot jenis dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Diketahui:

Bobot piknometer + zat (b) = 46,6671 gram

Bobot piknometer kosong (a) = 21,9273 gram

Volume piknometer = 25 ml

Rumus:

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &= \frac{b - a}{v} \\ &= \frac{46,6671 \text{ gram} - 21,9273 \text{ gram}}{25 \text{ ml}} \end{aligned}$$

$$= \frac{24,7398 \text{ gram}}{25 \text{ ml}}$$

$$= 0,9895 \text{ gram/ml}$$

3. Viskositas

Nilai viskositas dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

Ditanya:

$$\eta \text{ sampel} = \dots?$$

Diketahui:

$$\eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0,9895 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 0,88 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 3,39 \text{ det}$$

$$T = 27^{\circ}\text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9895 \text{ g/ml} \times 3,39 \text{ det} \times 1,0016 \text{ cP}}{1 \text{ g/ml} \times 0,88 \text{ det}}$$

$$\eta \text{ sampel} = 3,8179 \text{ cP}$$

4. Analisis Statistik

Tabel 8. Analisis Statistik Pengukuran Bobot Jenis Gelatin Tulang Ikan

No	Kelompok	Pengukuran	Hasil
1	1	Bobot piknometer + zat (gram)	46,6674
			46,6670
			46,6669
		Rata-rata	46,6671
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
		Bobot jenis (gram/ml)	0,9895
		2.	2
46,6206			
46,6203			
Rata-rata	46,6206		
Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273		
	21,9273		
	21,9273		
Rata-rata	21,9273		
Bobot jenis (gram/ml)	0,9877		
3.	3		
		46,6106	
		46,6099	
		Rata-rata	46,6103
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
		Bobot jenis (gram/ml)	0,9873

4.	4	Bobot piknometer + zat (gram)	46,6264
			46,6263
			46,6265
		Rata-rata	46,6264
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
Bobot jenis (gram/ml)	0,9879		
5.	5	Bobot piknometer + zat (gram)	46,6292
			46,6291
			46,6293
		Rata-rata	46,6992
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
Bobot jenis (gram/ml)	0,9906		
6.	6	Bobot piknometer + zat (gram)	46,6849
			46,6849
			46,6851
		Rata-rata	46,6849
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
Bobot jenis (gram/ml)	0,9903		
7.	7	Bobot piknometer + zat (gram)	46,5054
			46,505
			46,5061
		Rata-rata	46,5056

		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
		Bobot jenis (gram/ml)	0,9831
8.	8	Bobot piknometer + zat (gram)	46,6191
			46,6183
			46,6190
		Rata-rata	46,6188
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
		Bobot jenis (gram/ml)	0,9876
9.	9	Bobot piknometer + zat (gram)	46,8068
			46,8046
			86,8038
		Rata-rata	46,8051
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
		Bobot jenis (gram/ml)	0,9951
10.	10	Bobot piknometer + zat (gram)	46,7180
			46,7178
			46,7178
		Rata-rata	46,7178
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273

		Bobot jenis (gram/ml)	0,9916
11.	11	Bobot piknometer + zat (gram)	46,7393
			46,7388
			46,7386
		Rata-rata	46,7389
		Bobot piknometer kosong (gram)	21,9273
			21,9273
			21,9273
		Rata-rata	21,9273
		Bobot jenis (gram/ml)	0,9924

Tabel 9. Analisis Statistik Pengukuran Viskositas Gelatin Tulang Ikan

No	Kelompok	Pengukuran	Hasil
1	1	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	3,39
			3,50
			3,46
		Rata-rata	3,45
		Viskositas (cP)	3,8854
2.	2	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	3,18
			3,14
			3,09
		Rata-rata	3,13
		Viskositas (cP)	3,5186
3.	3	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	2,50
			2,38
			2,56
		Rata-rata	2,48
		Viskositas (cP)	2,7868

4.	4	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	2,49
			2,49
			2,53
		Rata-rata	2,50
Viskositas (cP)	2,8110		
5.	5	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	3,02
			3,05
			3,06
		Rata-rata	3,04
Viskositas (cP)	3,3890		
6.	6	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	1,08
			1,07
			1,12
		Rata-rata	1,09
Viskositas (cP)	1.2285		
7.	7	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	3,02
			3,04
			3,03
		Rata-rata	3,03
Viskositas (cP)	1,1176		
8.	8	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	1,66
			1,59
			1,72
		Rata-rata	1,65
Viskositas (cP)	1,8546		
9.	9	Konsentrasi	0,67%

		Waktu Alir (s)	1,33
			1,40
			1,33
		Rata-rata	1,35
		Viskositas (cP)	1,5829
10.	10	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	1,93
			1,99
			1,98
		Rata-rata	1,96
		Viskositas (cP)	2,2901
11.	11	Konsentrasi	0,67%
		Waktu Alir (s)	1,79
			1,84
			1,86
		Rata-rata	1,83
		Viskositas (cP)	2,1398

Lampiran 5. Tabel Statistik Uji ANOVA

A. Kelompok 1-8

Tabel 10. Statistik Uji ANOVA Kelompok 1-8

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	15.238	7	2.177	40.051	.000
Within Groups	.870	16	.054		
Total	16.107	23			

B. Kelompok 9-11

Tabel 11. Statistik Uji ANOVA Kelompok 9-11

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.836	2	.418	230.984	.000
Within Groups	.011	6	.002		
Total	.847	8			

Lampiran 6. Tabel Statistik Uji BNT

A. Kelompok 1-8

Tabel 12. Statistik Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) Kelompok 1-8

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

LSD

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	,317267*	,0487957	,000	,213824	,420709
	3	1,056600*	,0487957	,000	,953158	1,160042
	4	1,028700*	,0487957	,000	,925258	1,132142
	5	,450700*	,0487957	,000	,347258	,554142
	6	2,614867*	,0487957	,000	2,511424	2,718309
	7	,453033*	,0487957	,000	,349591	,556476
	8	1,981267*	,0487957	,000	1,877824	2,084709
	2	1	-,317267*	,0487957	,000	-,420709
3		,739333*	,0487957	,000	,635891	,842776
4		,711433*	,0487957	,000	,607991	,814876
5		,133433*	,0487957	,015	,029991	,236876
6		2,297600*	,0487957	,000	2,194158	2,401042
7		,135767*	,0487957	,013	,032324	,239209
8		1,664000*	,0487957	,000	1,560558	1,767442
3		1	-1,056600*	,0487957	,000	-1,160042
	2	-,739333*	,0487957	,000	-,842776	-,635891
	4	-,027900	,0487957	,575	-,131342	,075542
	5	-,605900*	,0487957	,000	-,709342	-,502458
	6	1,558267*	,0487957	,000	1,454824	1,661709
	7	-,603567*	,0487957	,000	-,707009	-,500124
	8	,924667*	,0487957	,000	,821224	1,028109
	4	1	-1,028700*	,0487957	,000	-1,132142
2		-,711433*	,0487957	,000	-,814876	-,607991
3		,027900	,0487957	,575	-,075542	,131342
5		-,578000*	,0487957	,000	-,681442	-,474558
6		1,586167*	,0487957	,000	1,482724	1,689609
7		-,575667*	,0487957	,000	-,679109	-,472224
8		,952567*	,0487957	,000	,849124	1,056009

5	1	-,450700*	,0487957	,000	-,554142	-,347258
	2	-,133433*	,0487957	,015	-,236876	-,029991
	3	,605900*	,0487957	,000	,502458	,709342
	4	,578000*	,0487957	,000	,474558	,681442
	6	2,164167*	,0487957	,000	2,060724	2,267609
	7	,002333	,0487957	,962	-,101109	,105776
	8	1,530567*	,0487957	,000	1,427124	1,634009
	6	1	-2,614867*	,0487957	,000	-2,718309
2		-2,297600*	,0487957	,000	-2,401042	-2,194158
3		-1,558267*	,0487957	,000	-1,661709	-1,454824
4		-1,586167*	,0487957	,000	-1,689609	-1,482724
5		-2,164167*	,0487957	,000	-2,267609	-2,060724
7		-2,161833*	,0487957	,000	-2,265276	-2,058391
8		-,633600*	,0487957	,000	-,737042	-,530158
7		1	-,453033*	,0487957	,000	-,556476
	2	-,135767*	,0487957	,013	-,239209	-,032324
	3	,603567*	,0487957	,000	,500124	,707009
	4	,575667*	,0487957	,000	,472224	,679109
	5	-,002333	,0487957	,962	-,105776	,101109
	6	2,161833*	,0487957	,000	2,058391	2,265276
	8	1,528233*	,0487957	,000	1,424791	1,631676
	8	1	-1,981267*	,0487957	,000	-2,084709
2		-1,664000*	,0487957	,000	-1,767442	-1,560558
3		-,924667*	,0487957	,000	-1,028109	-,821224
4		-,952567*	,0487957	,000	-1,056009	-,849124
5		-1,530567*	,0487957	,000	-1,634009	-1,427124
6		,633600*	,0487957	,000	,530158	,737042
7		-1,528233*	,0487957	,000	-1,631676	-1,424791

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,004.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

Keterangan:

Kelompok 1 = Asam asetat 0,01 N

Kelompok 2 = Asam asetat 0,1 N

Kelompok 3 = Asam asetat 1 N

Kelompok 4 = Asam asetat 1 N (oven)

Kelompok 5 = Asam asetat 1 N (*freeze dry*)

Kelompok 6 = Asam asetat 1 N (sonikator)

Kelompok 7 = Asam asetat 1 N (microwave)

Kelompok 8 = Asam asetat 1 N (autoklaf)

B. Kelompok 9-11

Tabel 13. Statistik Uji BNT (Beda Nyata Terkecil) Kelompok 9-11

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

LSD

(I) Kelompok	(J) Kelompok	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
9	10	-,711067*	,0347433	,000	-,796080	-,626053
	11	-,553067*	,0347433	,000	-,638080	-,468053
10	9	,711067*	,0347433	,000	,626053	,796080
	11	,158000*	,0347433	,004	,072986	,243014
11	9	,553067*	,0347433	,000	,468053	,638080
	10	-,158000*	,0347433	,004	-,243014	-,072986

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,002.



*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

Keterangan:

Kelompok 9 = Natrium hidroksida 0,01 N

Kelompok 10 = Natrium hidroksida 0,1 N

Kelompok 11 = Natrium hidroksida 1 N

Lampiran 7. Grafik Histogram Hasil Evaluasi Karakteristik Gelatin

Lampiran 8. Gambar Penelitian



Gambar 6. Lokasi pengambilan sampel



Gambar 7. Pembersihan tulang ikan bandeng



Gambar 8. Proses pemanasan tulang ikan bandeng



Gambar 9. Penimbangan tulang ikan bandeng



Gambar 10. Penghalusan tulang ikan bandeng



(a) (b) (c)
Gambar 11. Perendaman tulang ikan bandeng dengan asam asetat
(a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



(a) (b)
Gambar 12. Perendaman tulang ikan bandeng dengan asam asetat 1 N
dengan metode pengeringan menggunakan (a) Oven, dan (b) *Freeze Dry*



(a) (b) (c)
 Gambar 13. Perendaman tulang ikan bandeng dengan asam asetat 1 N menggunakan (a) Sonikator (b) Microwave, dan (c) Autoklaf



(a) (b) (c)
 Gambar 14. Perendaman tulang ikan bandeng dengan natrium hidroksida (a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



Gambar 15. Penyaringan hasil perendaman menggunakan kain flanel



Gambar 16. Penetralan pH hasil penyaringan



Gambar 17. Pencucian hasil saringan



Gambar 18. Penyaringan kembali sampel hasil pencucian



Gambar 19. Pemindahan sampel hasil penyaringan ke dalam wadah gelas stainless steel



Gambar 20. Penambahan 500 ml air suling pada masing-masing wadah gelas stainless steel



Gambar 21. Pemanasan sampel menggunakan waterbath pada suhu 60°C selama 8 jam



Gambar 22. Pengekstraksian sampel menggunakan sonikator pada suhu 50°C selama 3 jam



Gambar 23. Pengekstraksian sampel menggunakan microwave pada suhu 100°C selama 1 jam



Gambar 24. Pengekstraksian sampel menggunakan autoklaf pada suhu 121°C selama 1 jam



Gambar 25. Hasil pemanasan sampel



Gambar 26. Penyaringan sampel hasil pemanasan menggunakan kain flanel



Gambar 27. Filtrat hasil saringan



Gambar 28. Pengeringan sampel di dalam oven
pada suhu 60°C selama 48 jam



Gambar 29. Pengeringan sampel di dalam *freeze dry*
pada suhu -40°C selama 48 jam




(a)

(b)

(c)

Gambar 30. Hasil ekstraksi gelatin yang direndam asam asetat


(a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



(a)

(b)

Gambar 31. Hasil ekstraksi gelatin yang direndam asam asetat 1 N dengan metode pengeringan menggunakan alat (a) Oven, dan (b) *Freeze Dry*



Gambar 32. Hasil ekstraksi gelatin yang direndam asam asetat 1 N dengan metode ekstraksi menggunakan alat (a) Sonikator (b) Microwave, dan (c) Autoklaf



Gambar 33. Hasil ekstraksi gelatin yang direndam natrium hidroksida (a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



(a)

(b)

(c)


Gambar 34. Hasil penimbangan gelatin yang direndam asam asetat
 (a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



(a)

(b)

Gambar 35. Hasil penimbangan gelatin yang direndam asam asetat 1 N
 dengan metode pengeringan menggunakan alat (a) Oven, dan (b) *Freeze Dry*



(a)

(b)

(c)

Gambar 36. Hasil penimbangan gelatin yang direndam asam asetat 1 N dengan metode ekstraksi menggunakan alat (a) Sonikator (b) Microwave, dan (c) Autoklaf




(a)

(b)

(c)

Gambar 37. Hasil penimbangan gelatin yang direndam NaOH (a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



(a)

(b)

(c)

Gambar 38. Hasil pengukuran pH larutan gelatin yang direndam asam asetat

(a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



(a)

(b)

Gambar 39. Hasil pengukuran pH larutan gelatin yang direndam asam asetat 1 N dengan metode pengeringan menggunakan alat (a) Oven, dan (b) *Freeze Dry*



(a)

(b)

(c)

Gambar 40. Hasil pengukuran pH larutan gelatin yang direndam asam asetat 1 N dengan metode ekstraksi menggunakan alat (a) Sonikator (b) Microwave, dan (c) Autoklaf




(a)


(b)

(c)

Gambar 41. Hasil pengukuran pH larutan gelatin yang direndam natrium hidroksida (a) Konsentrasi 0,01 N, (b) Konsentrasi 0,1 N, dan (c) Konsentrasi 1 N



Gambar 42. Pengukuran viskositas dengan menggunakan alat viskometer ostwald



Gambar 43. Instrumen yang digunakan (a) Sonikator (VWR), (b) Microwave (MODENA), (c) Oven (Mammert), (d) Autoklaf (Hirayama HVE-50), dan (e) *Freeze dry* (CHAIST ALPHA 1-2 LD Plus)

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap mahasiswi adalah Sri Rahayu, akrab dipanggil dengan sebutan Rahayu atau Yunda, lahir di Bulukumba pada tanggal 01 Desember 1995. Berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Anak pertama dari pasangan Ramli dan Suarti, dan memiliki 2 orang adik laki-laki yang bernama Ajid Akbar dan Muh. Arief R.

Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2002 di Sekolah Negeri Rappojawa Kecamatan Tallo Kota Makassar dan tamat pada tahun 2008, kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Makassar dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun 2011 penulis kembali melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 4 Makassar dan tamat pada tahun 2014. Melalui ujian SBMPTN pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2014, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan menjadi bagian keluarga farmasi angkatan 2014 bernama GALENICA.