

**PENGARUH ASAM, BASA, METODE EKSTRAKSI DAN METODE  
PENGERINGAN TERHADAP VISKOSITAS GELATIN DARI  
SISIK IKAN BANDENG (*Chanos chanos*)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

**SITI QURRATAAYUN**

**Nim 70100114079**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Qurratayun  
NIM : 70100114079  
Tempat/Tgl. Lahir : Majene/ 28 Mei 1996  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Mustafa Dg. Bunga, Paccinongan  
Judul : Pengaruh Asam, Basa, Metode Ekstraksi, dan Metode Pengeringan Terhadap Viskositas Gelatin dari Sisik Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2018

Penulis,

Siti Qurrataayun  
NIM: 70100114079

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Asam, Basa, Metode Ekstraksi, dan Metode Pengeringan Terhadap Viskositas Gelatin dari Sisik Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)" yang disusun oleh Sili Qurrataayun, NIM : 70100114079, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018 M, yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 20 Agustus 2018 M  
8 Dzulhijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: A.Armisman Edy Paturusi, S.Farm, M.Si, Apt	(.....)
Penguji I	: Haeria., S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Drs. H. Muh.Kurdi., M.Hi	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Terimakasih saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Bapak Muh, Isra, dan Ibu Hikmawati yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat Saudari tersayang Siti zaharatul Aini, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, dan bimbingannya kepada penulis dan tak terlupakan kepada para Ibu bapak dosen, dan sahabat-sahabat Saudara Tak Sedarah selama berkuliah, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus penguji kompetensi yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
7. Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. A. Armisman Edy Paturusi, S.Farm., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Nursalam Hamzah S.Si., M.Si., Apt selaku pendamping penelitian yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam proses penelitian.
10. Drs.H.Muh.Kurdi.,M.Hi selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Muh. Fitrah .,S.Si.,Apt selaku penasehat akademik penulis, yang selalu memberikan arahan baik terhadap penulis.
12. Munifah Wahyuddin., S.Farm., M.Sc.,Apt. selaku pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
13. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
14. Kepada seluruh Laboran, Laboratorium Farmasi biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium kimia Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan farmasi, Laboratorium Farmasetik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

Laboratorium Biofarmaka Universitas Hasanuddin, Laboratorium Fitokimia Universitas Hasanuddin Fakultas Farmasi, dan Laboratorium Bioteknologi Terpadu Universitas Hasanuddin Fakultas Peternakan yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.

15. Kepada teman-teman tim penelitian yang senantiasa saling menguatkan, saling membantu, dan saling menegur Chairul wildan saleh, Nur Insana dan Sri Rahayu.
16. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Sri Rahayu, Nur Afifah Hamid, Nurrahma, Asmirah resky, Dana Febriana, Lilis Kurnianti, dan Rahmania ediman yang senantiasa ada dalam keadaan apapun semoga kita bersahabat hingga JannahNya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
17. Kepada teman-teman “Galenica” yang tak pernah bosan untuk saling mengingatkan, tak pernah saling membiarkan dalam keburukan. dan teman-teman lain yang tidak sempat saya sebut satu persatu terima kasih untuk semua bantuan, kekompakan, kebersamaan, dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penyusun

Siti Qurrataayun

NIM : 70100114079






## DAFTAR ISI

JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1. Defenisi Operasional.....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Uraian Ikan Bandeng (Chanos chanos).....	8
B. Uraian Gelatin.....	11
C. Karakteristik Sifat Gelatin.....	15
D. Uraian Penggunaan Alat Untuk Ekstraksi.....	16
E. Tinjauan Islam Sisik Ikan Sebagai Bahan Baku Gelatin.....	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	23
B. Pendekatan Penelitian .....	23
C. Sampel Penelitian.....	23
D. Alat dan Bahan.....	24
E. Prosedur Kerja.....	24
B. Analisis Kuantitatif Gelatin .....	31
BAB IV HASIL & PEMBAHASAN.....	33
1. Hasil Penelitian .....	33
2. Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan .....	40
B. Saran.....	40
KEPUSTAKAAN .....	41
LAMPIRAN.....	44
RIWAYAT HIDUP.....	63



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Prosedur Kerja .....	41
Lampiran 2. Perhitungan.....	47
Lampiran 3. Tabel .....	50
Lampiran 4. Gambar .....	54



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Mutu Gelatin Menurut SNI.....	13
Tabel 2. Karakteristik Tipe Gelatin Menurut GMIA .....	14
Tabel 3. Pemeriksaan Organoleptik .....	33
Tabel 4. Pengujian Pengukuran % Rendamen & pH .....	34
Tabel 5. Pengujian Viskositas.....	35
Tabel 6. Perhitungan Viskositas.....	50
Tabel 7. Analisis Anova Asam.....	51
Tabel 8. Analisis Anova Basa .....	51
Tabel 9. Analisis BNT Basa .....	51
Tabel 10. Analisis BNT Asam .....	52



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ikan Bandeng.....	8
Gambar 2. Gelatin .....	12
Gambar 3. Struktur Gelatin .....	12
Gambar 4. Proses Pemanasan Saat deagreasing .....	54
Gambar 5. Sisik ikan bandeng setelah pemanasan.....	54
Gambar 6. Penimbangan sampel sisik ikan .....	54
Gambar 7. Proses penghalusan sampel .....	54
Gambar 8. Proses perendaman Asam asetat .....	55
Gambar 9. Proses perendaman NaOH .....	55
Gambar 10. Proses penetralan ossein.....	55
Gambar 11. Proses penyaringan.....	55
Gambar 12. Ekstraksi diatas waterbath.....	55
Gambar 13. Ekstraksi dengan autoklaf .....	55
Gambar 14. Ekstraksi dengan sonikator .....	56
Gambar 15. Ekstraksi dengan microwave.....	56
Gambar 16. Proses pengeringan denga oven .....	56
Gambar 17. Piknometer .....	56
Gambar 18. Pengukuran viskositas dengan <i>Ostwald</i> .....	56
Gambar 19. Microwave.....	56
Gambar 20. Autoklaf .....	57
Gambar 21 Oven .....	57
Gambar 22. Freeze Dry.....	57
Gambar 23. Penimbangan gelatin kelompok 1 .....	57
Gambar 24. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 1.....	57
Gambar 28. Penimbangan gelatin kelompok 2 .....	57
Gambar 26. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 2.....	57
Gambar 27. Penimbangan gelatin kelompok 3 .....	58

Gambar 28. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 3.....	58
Gambar 29. Penimbangan gelatin kelompok 4 .....	58
Gambar 30. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 4.....	58
Gambar 31. Penimbangan gelatin kelompok 5 .....	58
Gambar 32. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 5.....	58
Gambar 33. Penimbangan gelatin kelompok 6 .....	59
Gambar 34. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 6.....	59
Gambar 35. Penimbangan gelatin kelompok 7 .....	59
Gambar 37. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 7.....	59
Gambar 38. Penimbangan gelatin kelompok 8 .....	59
Gambar 39. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 8.....	59
Gambar 40. Penimbangan gelatin kelompok 9 .....	60
Gambar 41. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 9.....	60
Gambar 42. Penimbangan gelatin kelompok 10 .....	60
Gambar 43. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 10.....	60
Gambar 44. Penimbangan gelatin kelompok 11 .....	60
Gambar 45. Gelatin Sisik ikan bandeng kelompok 11.....	60
Gambar 46. Pengukuran pH gelatin kelompok 1 .....	61
Gambar 47. Pengukuran pH gelatin kelompok 2.....	61
Gambar 48. Pengukuran pH gelatin kelompok 3 .....	61
Gambar 49. Pengukuran pH gelatin kelompok 4.....	61
Gambar 50. Pengukuran pH gelatin kelompok 5.....	61
Gambar 51. Pengukuran pH gelatin kelompok 6.....	61
Gambar 52. Pengukuran pH gelatin kelompok 7.....	62
Gambar 53. Pengukuran pH gelatin kelompok 8.....	62
Gambar 54. Pengukuran pH gelatin kelompok 9.....	62
Gambar 55. Pengukuran pH gelatin kelompok 10.....	62
Gambar 56. Pengukuran pH gelatin kelompok 11 .....	62

## ABSTRAK

Nama : SITI QURRATAAYUN  
NIM : 70100114079  
Jurusan : FARMASI  
Judul Skripsi : PENGARUH ASAM, BASA, METODE EKSTRAKSI, DAN  
METODE PENGERINGAN TERHADAP VISKOSITAS  
GELATIN SISIK IKAN BANDENG (*Chanos chanos*)

---

Sumber gelatin yang ada saat ini yakni babi dan sapi banyak menimbulkan masalah agama dan kesehatan sehingga dibutuhkan alternatif yang bisa diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi optimal hasil ekstraksi gelatin sisik ikan dari pengaruh asam, basa, gelombang sonik, mikro, panas tekanan tinggi, dan kering beku terhadap viskositas. Sampel yang digunakan ialah bagian sisik dari ikan bandeng (*Chanos chanos*), sampel sisik ikan bandeng diberikan pre-treatment berupa perendaman Asam asetat 0,01 N, 0,1 N, 1 N dan perendaman NaOH 0,01 N, 0,1 N, dan 1 N, dengan variasi ekstraksi menggunakan waterbath (60° C selama 8 jam), sonikator (50° C selama 3 jam), microwave (100° selama 1 jam), dan autoklaf (121° C selama 1 jam) dan variasi pengeringan dengan menggunakan oven (60° C 48 jam), dan *freeze dry* (-40° C selama 96 jam). Gelatin yang diperoleh setelah proses pengeringan kemudian diuji viskositasnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondisi optimal viskositas gelatin dihasilkan pada proses pre-treatment dengan asam 0,1 N (5,4288 cP), basa 0,1 N (2,9733 cP), proses ekstraksi menggunakan microwave (3,1628 cP), dan proses pengeringan dengan *freeze dry* (4,6759 cP).

**Kata Kunci :** *Gelatin, sisik ikan bandeng, metode ekstraksi, metode pengeringan, viskositas.*

## ABSTRACT

Name : SITI QURRATAAYUN  
NIM : 70100114079  
Department : PHARMACY  
Title : EFFECT OF ACID, BASE, EXTRACTION METHOD, DRYING  
METHOD TO GELATIN VISCOSITY OF MILKFISH SCALE  
(*Chanos chanos*)

---

The current sources of gelatin, namely pigs and cows, have caused a lot of religious and health problems so that alternatives are needed that can be accepted by various statuses of society. This study aims to determine the optimal conditions resulting from the extraction of gelatin from fish scales from the influence of acids, bases, sonic waves, micro, high pressure heat, and dry viscosity. The samples used were scales from milkfish (*Chanos chanos*), milkfish scales samples were given a pre-treatment soaking with acetic acid 0.01 N, 0.1 N, 1 N and with NaOH 0.01 N, 0.1 N and 1 N, with extraction variations a waterbath(60° C 8<sup>th</sup> hours) , sonicator (50° 3<sup>th</sup> hours), microwave (100° C 1<sup>st</sup> hour), and autoclave (121° 1<sup>st</sup> hour), and drying variations an oven (60° C 48<sup>th</sup> hours), and freeze dry (-40° 96<sup>th</sup> hours). Gelatin extraction results were first characterized in viscosity testing.

The results showed that the optimal conditions of gelatin viscosity were produced in the pre-treatment process with 0.1 N acid (5.4288 cP), 0.1 N base (2.9733 cP), microwave extraction process (3.1628 cP), and drying process with freeze dry (4,6759 cP).

**Keywords:** *Gelatin, milkfish scales, extraction methods, drying methods, viscosity*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Gelatin adalah bahan yang memiliki berbagai fungsi terhadap aplikasi sehari-hari, diantaranya makanan, kosmetik, farmasi, dan film fotografi. Diperkirakan 59% gelatin di seluruh dunia digunakan untuk memproduksi makanan, 31% untuk produk farmasi, 2% untuk industri fotografi, dan sekitar 8% untuk bidang lainnya (Haug, 2011) khususnya dibidang farmasi gelatin berfungsi sebagai agen gelling, stabilizer, pengental, dan pengemulsi (Benjakul, 2012). Dilihat dari banyaknya fungsi tersebut sehingga dibutuhkan produsen gelatin yang memadai, diketahui bahwa permintaan akan kebutuhan gelatin mencapai 326.000 ton pertahun (Gelatin Manufacturers of Europe, 2011).

Permintaan gelatin di Indonesia diperkirakan terus bertambah setiap tahunnya seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat. Untuk industri yang paling banyak memanfaatkan gelatin adalah industri pangan (Huda, Atmaka, & Nurhartadi, 2013), di Indonesia pada tahun 2016 dilaporkan gelatin impor mencapai 1.305.596 kg per tahun (Statistics Indonesia, 2016).

Gelatin bersumber dari berbagai bahan yang kaya akan kolagen, namun perlu dipertimbangkan prosedur pengolahan, ketersediaan sumber dan nilai ekonomis gelatin tersebut. Bahan baku gelatin saat ini bersumber dari kulit babi, tulang sapi, dan sumber alternatif lainnya seperti unggas dan ikan (GMIA, 2012)

Bahan baku gelatin yang beredar dimasa dewasa ini berasal dari kulit babi yang penggunaannya jelas diharamkan untuk dikonsumsi umat islam. Selain kulit

babi penggunaan tulang sapi pun turut menjadi alternatif kedua yang awalnya halal, akan tetapi penggunaannya tidak terlalu menguntungkan karena maraknya penyakit sapi gila atau *Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)* yang diperkirakan dapat mentransmisikan vektor patogen. Selain itu penggunaan bahan baku yang berasal dari sapi juga turut mengundang permasalahan agama dimana umat beragama hindu tidak mengkonsumsi apapun yang berasal dari sapi (Karim & Bhat, 2009). Karena terhambat pada permasalahan agama, sosial-budaya dan kesehatan tersebut sehingga dibutuhkan sumber alternatif gelatin lain yang halal dan baik. Oleh Karena itu pada penelitian kali ini digunakan sampel berupa sisik ikan bandeng yang diharapkan dapat menjadi sumber gelatin alternatif baru.

Pemanfaatan ikan sebagai sumber gelatin tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan gelatin, tetapi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, melalui pemanfaatan produk sampingan ikan yang berupa limbah sisik ikan. (Karim & Bhat, 2009)

Pemanfaatan sisik ikan didukung oleh kandungan yang terdapat dalam sisik, diketahui bahwa 50% sisik ikan mengandung kolagen dan dapat menghasilkan gelatin yang lebih banyak dari pada tulang (Akagündüz et al., 2014). Sisik ikan bandeng merupakan limbah perikanan yang belum dimanfaatkan secara maksimal, jumlah limbah sisik ikan bandeng adalah 14.488 ton dari total keseluruhan produksi sebesar 482.930 ton pada tahun 2012 (Huniyah, 2015) . Potensi Ikan bandeng untuk menjadi sumber gelatin ditinjau dari ketersediaannya sebagai ikan hasil budidaya yang banyak dibudidayakan di Indonesia, diketahui

bahwa produksi ikan bandeng tahun 2014 mencapai 631.125 ton. (Kementrian Perikanan, 2015).

Pada proses pengolahan gelatin perlu diperhatikan bahwa kualitas gelatin yang diperoleh dipengaruhi oleh metode, dan suhu ekstraksi yang digunakan. Adapun kualitas gelatin dapat dilihat dari parameter kualitas gelatin yang tercantum dalam GIMA 2012, kualitas gelatin dipengaruhi oleh waktu ekstraksi, lama perendaman, dan suhu ekstraksi, kualitas gelatin diukur berdasarkan kekuatan gel dan viskositas (Karim & Bhat, 2009).

Gelatin alternatif yang berasal dari pengolahan limbah ikan dapat menjadi sumber gelatin alternatif lain yang bisa diterima oleh umat Islam, dan kecil kemungkinannya ditolak oleh umat beragama lainnya, akan tetapi permasalahan yang kemudian ditimbulkan adalah kualitas gelatin yang diperoleh dari olahan limbah ikan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan kualitas gelatin yang diperoleh dari kukit babi, dan sapi (Wulandari, Agus Supriadi, 2013). Oleh karena itu dibutuhkan penelitian cara meningkatkan kualitas gelatin yang diperoleh dari limbah ikan.

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukanlah penelitian untuk memanfaatkan sisik ikan bandeng (*Chanos chanos*) sebagai sumber gelatin, dengan beberapa menggunakan beberapa metode ekstraksi dan suhu, dan lama perendaman yang berbeda pada proses ekstraksinya.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh asam basa, metode ekstraksi, dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin dari sisik ikan bandeng?
2. Bagaimana kondisi yang optimal ekstraksi gelatin sisik ikan bandeng terhadap viskositas ?

### **C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian**

1. Defenisi Operasional
  - b. Sisik ikan Bandeng diperoleh dari PT.UCS, Jl.Kima V, kawasan industry Makassar, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 5 kg.
  - c. Gelatin merupakan salah satu jenis protein yang diperoleh dari kolagen alami yang diperoleh dari sisik ikan bandeng.
  - d. Viskositas adalah ukuran kekentalan gelatin yang menentukan kualitas gelatin yang baik dari ekstraksi sisik ikan bandeng.
  - e. Asam dan basa adalah senyawa kimia yang digunakan dalam proses perendaman sisik ikan masing-masing dengan 3 konsentrasi.
  - f. Metode ekstraksi adalah teknik untuk memisahkan senyawa gelatin dari sisik ikan bandeng dengan menggunakan microwave, sonikator, dan autoklaf.
  - g. Metode pengeringan adalah teknik yang bertujuan untuk mengeringkan ekstrak gelatin dengan memisahkan air dari sampel dengan menggunakan oven dan *freeze dry*.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan viskositas yang paling optimal dari beberapa kajian yang digunakan, meliputi pengaruh asam, basa, metode ekstraksi, dan metode pengeringan dalam ekstraksi gelatin dari sisik ikan bandeng.

### ***D. Kajian Pustaka***

Pada penelitian yang berjudul “*Karakteristik hidrolisat protein ikan bandeng (Chanos chanos) dengan konsentrasi bromelin yang berbeda*” menjelaskan bahwa ikan bandeng berpotensi menjadi bahan baku hidrolisat protein ikan karena kandungan protein yang tinggi dan memiliki produksi yang cukup melimpah di Indonesia. (Wijayanti, 2016), tercatat sebanyak 19,39% kandungan protein ikan bandeng yang dapat diolah menjadi hidrolisat protein ikan. (Yanuar Budi Prasetyo, Sastro Darmanto, & Swastawati, 2015), diketahui bahwa hidrolisat protein ikan bandeng dapat dimanfaatkan dalam bidang industri pangan dan farmasi, yakni dapat menjadi dasar pembuatan gelatin.

Dalam studi penelitian yang berjudul “*pemanfaatan ekstrak kitosan dari limbah sisik ikan bandeng di selat Makassar pada pembuatan bioplastik ramah lingkungan*” menjelaskan bahwa pemanfaatan limbah ikan bandeng berupa sisik ikan dengan memanfaatkan kitosan yang diperoleh dari 3 tahap yakni demineralisasi, dekolorisasi, dan deasetilasi dapat dimanfaatkan dalam alat-alat bioplastik juga dapat dimanfaatkan dalam industri farmasi seperti pengikat, pembentuk gel, pengemulsi, dan stabilizer. (Penelitian, Aziz, Fikri, Bill, & Pitoyo, 2017).

Penelitian ini menggunakan metode ekstraksi gelatin sesuai dengan metode yang digunakan pada penelitian (Huda et al., 2013) dalam jurnal *Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (Gallus gallus bankiva) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam*, dimana pada prosesnyadilakukan 4 prosedur utama yakni degreasing dimana pada tahap ini dilakukan pembersihan sampel termasuk didalamnya preparasi sampel, selanjutnya dilakukan tahap demineralisasi yakni perendaman asam yang bertujuan untuk menghilangkan lemak dan mineral yang dikandung oleh sampel pada penelitian ini dilakukan perendaman dengan menggunakan HCl 4%, 5%, dan 6%, setelah itu ekstraksi dengan menggunakan air panas dengan variasi lama perendama, selanjutnya dilakukan proses pengeringan dengan menggunakan oven, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konsentrasi yang digunakan mempengaruhi hasil rendamen dimana rendamen terbanyak diperoleh dari konsentrasi HCl 6%, sedangkan lama perendaman mempengaruhi hasil viskositas gelatin. Namun pada penelitian ini dilakukan modifikasi terhadap penggunaan asam dan basa pada proses demineralisasi, variasi konsentrasi, waktu perendaman, dan penggunaan metode ekstraksi yang lebih banyak.

Berdasarkan penelitian oleh (Yue et al., 2017) (Sari, 2012) (Natasha, Sarkar, & George, 2017) (Li et al., 2009) yang melakukan ekstraksi gelatin memanfaatkan metode ekstraksi beragam berturut –turut menggunakan panas tekanan tinggi, gelombang mikro, dan memanfaatkan gelombang ultrasonik, beserta waktu dan suhu yang beragam. Sedangkan untuk penelitian ini memanfaatkan penggunaan alat berupa autoklaf untuk memanfaatkan tekanan

panas, Microwave untuk gelombang mikro, dan sonikator untuk memanfaatkan gelombang ultrasonik.

***E. Tujuan Penelitian***

1. Mengetahui pengaruh asam basa, metode ekstraksi, dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin dari sisik ikan bandeng.
2. Mengetahui kondisi optimal ekstrak gelatin yang dihasilkan untuk menentukan gelatin yang mempunyai viskositas terbaik.

***F. Manfaat Penelitian***

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh yang memberikan hasil yang optimal terhadap viskositas gelatin.
2. Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber data ilmiah atau rujukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi viskositas gelatin.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Uraian Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)***

##### 1. Klasifikasi Ikan Bandeng

Klasifikasi ikan Bandeng adalah sebagai berikut (Sudarajat, 2008):

Kingdom : Animalia  
Phylum : Chordota  
Sub phylum : Vertebrata  
Kelas : Osteihtyes  
Ordo : Gonorynchiformes  
Famili : Chanidae  
Genus : *Chanos*  
Species : *Chanos –chanos*



Gambar 1. Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)(Tim perikanan, 2014)

##### 2. Deskripsi dan Morfologi Ikan Bandeng

Ikan bandeng merupakan salah satu ikan air payau yang banyak dibudidayakan di Indonesia, Nama Lain ikan bandeng ialah *Chanos chanos* dalam bahasa latin, bahasa inggris adalah milkfish, bahasa bugis dan mandar adalah bau



Bolu. Orang yang pertama kali menemukan adalah Dane Forsskal pada tahun 1925 di Laut merah (Sudrajat,2008).

Morfologi ikan bandeng, bentuk tubuh ikan bandeng adalah memanjang, dan pipih seperti bentuk torpedo, bentuk mulut ikan adalah runcing, ekor yang bercabang dan mempunyai sisik yang halus bersisik halus. Ikan bandeng adalah ikan pemakan segala (*Omnivora*), pada habitat yang sebenarnya ikan ini mempunyai kebiasaan mengambil makanan dari lapisan permukaan air seperti tumbuhan mikroskopis, tumbuhan mikroskopis ini memiliki struktur yang sama dengan klekap di tambak. Makanan ikan bandeng sesuai dengan bukaan mulutnya yang kecil, sedangkan untuk perumpamaan klekap tersebut berdasarkan dalam kegiatan budidaya yang memanfaatkan klekap sebagai pakan alami dalam budidaya ikan bandeng tersebut. (Tim perikanan, 2014)

### 3. Habitat Dan Penyebaran Ikan Bandeng

Habitat asli ikan bandeng adalah di laut, tetapi pada tahap perkembangannya kemudian di pelihara di air payau. Ikan bandeng pertama kali ditemukan hidup di Samudra Hindia dan samudra pasifik, kebiasaan hidup ikan bandeng adalah hidup secara bergerombol. Ikan bandeng banyak ditemukan disekitaran pulau dengan dasar karang. Ikan bandeng hidup di laut sekitar 2 -3 minggu kemudian ikan tersebut berpindah ke rawa –rawa, bakau, dan daerah payau (Tim perikanan, 2014).

Daerah penyebaran ikan bandeng adalah di perairan tropis dan subtropis Indo- Pasifik mulai dari laut merah dan bagian tenggara Afrika sampai Mexico. Di

Indonesia daerah penyebaran ikan bandeng, banyak ditemukan di perairan pantai Timur Sumatera, Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Budidaya ikan bandeng di Indonesia telah dikenal sejak abad XII, dibudidayakan di tambak-tambak air payau di Pulau Jawa. Budidaya bandeng di Taiwan selain pada tambak dangkal juga dilakukan pada tambak dalam (1-2 m) dengan menggunakan teknologi maju (Johan, Sudradjat, & Hadie, 2009).

Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas unggulan provinsi Sulawesi selatan, didukung oleh rasa daging yang enak dan nilai gizi yang tinggi (Syamsuddin, 2010), ikan bandeng selain menjadi makanan bernilai gizi, juga telah menjadi komoditas ekspor di Taiwan dan Tiongkok sebagai umpan ikan tuna dan cakalang (Tim perikanan, 2014).

#### 4. Sisik Ikan Bandeng

Ikan bandeng memiliki jenis sisik *cycloid*. Sisik *cycloid* merupakan perkembangan dari sisik *ganoid* tetapi kehilangan kandungan *ganoine* sehingga sisik mengalami penipisan. Sisik *cycloid* tidak memiliki lapisan enamel dan tidak bergerigi. Sisik jenis ini menempel secara tertanam ke dalam kulit dan ditutupi oleh bagian posterior dari sisik lain dengan susunan seperti genting (Utomo, 2017). Sisik *Cycloid* memiliki dua lapisan penyusun utama yaitu permukaan kulit dan lapisan berserat pada bagian dalam. Lapisan permukaan kulit terdiri atas struktur organik jenuh terutama *calcium carbonate* dan *calcium phosphate* sedangkan lapisan berserat pada bagian dalam sebagian besar terdiri atas kolagen pada sisik ikan

terdapat kandungan *Hidroxyapatite* sebesar 50 % dan 50% kolagen (Chai, 2007). (Yue et al., 2017)Sisik ikan memiliki kandungan lemak rendah dibandingkan dengan kulit ikan yaitu 0,06 % (Utomo, 2017)

### ***B. Uraian Gelatin***

Gelatin merupakan protein yang diperoleh melalui hidrolisis parsial kolagen, unsur penting dari gelatin adalah protein, kandungan proteinnya antara 85%, dan 92%, Secara kimiawi, gelatin dapat diperoleh melalui rangkaian proses hidrolisis kolagen. Protein kolagen ini secara ilmiah dapat “ditangkap” untuk dikonversi menjadi gelatin.

Nama resmi gelatin adalah GELATINUM. Pemerian dari gelatin adalah berupa lembaran, kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasa lemah. Kelarutan jika direndam dalam air maka mengembang dan menjadi lunak, berangsur-angsur menyerap air 5 sampai 10 kali bobotnya, larut dalam air panas jika didinginkan berbentuk gundir, tidak larut dalam etanol (95%) P, dalam kloroform P dan dalam eter P, larut dalam campuran gliserol P dan air, jika dipanaskan lebih mudah larut, larut dalam asam asetat P. Larut dalam gliserin, asam, dan basa meskipun asam kuat atau alkalis dapat menyebabkan pengendapan (Rowe, 2009)



Gambar 2. Gelatin (Schrieber & Gareis, 2007)

Gelatin tersusun atas beberapa asam amino yang saling terikat yang terdiri Susunan asam amino gelatin berupa triplet peptida yaitu Glisin-X-Y, dimana X adalah asam amino prolin dan Y umumnya adalah asam amino hidroksiprolin. Senyawa gelatin merupakan suatu polimer linier yang tersusun oleh satuan terulang asam amino glisin-prolin-prolin dan glisin-prolin-hidroksiprolin yang bergabung membentuk suatu rangkaian polipeptida yang tinggi (Schrieber & Gareis, 2007).

Struktur kimia gelatin dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Struktur Gelatin (Tazwir *et al*, 2007)

Adapun sifat secara umum dan kandungan unsur-unsur mineral tertentu dalam gelatin digunakan untuk menilai mutu gelatin dan standar mutu gelatin menurut SNI (Standar Nasional Indonesia)

<b>Karakteristik</b>	<b>Syarat</b>
Warna	Tidak berwarna
Bau dan Rasa	Normal
Kadar air	Maksimal 16%
Kadar abu	Maksimal 3,25 %
Logam berat	Maksimal 50 mg/kg
Arsen	Maksimal 2 mg/kg
Tembaga	Maksimal 30 mg/kg
Seng	Maksimal 100 mg/kg
Sulfit	Maksimal 1000 mg/kg

Tabel 1. Standar Mutu Gelatin Sumber SNI No. 06-3735-1995.

Prosedur pembuatan gelatin dibagi menjadi dua macam metode yaitu proses asam basa, kualitas gelatin sangat dipengaruhi oleh tahapan *sweeling* dimana pada tahapan ini disebut tahapan demineralisasi (Meity, 2015), proses demineralisasi sangat mempengaruhi hidrolisis ekstraksi gelatin lanjutan, dimana tahapan ini menggunakan asam atau basa sehingga terjadi pemutusan ikatan sehingga struktur kolagen terbentuk sedemikian rupa hingga siap diekstraksi membentuk gelatin (Schrieber, Gareis, & Practice, 2007.).

Gelatin terbagi menjadi gelatin tipe A dan tipe B. Gelatin tipe A diproduksi oleh pengolahan asam bahan baku kolagen dan menunjukkan titik isoelektrik antara pH = 7 dan pH = 9. Gelatin tipe B dihasilkan oleh pengolahan alkalin atau kapur bahan baku kolagen dan menunjukkan titik isoelektrik antara pH = 4.6 dan pH = 5.2. Campuran Jenis A dan B serta gelatin yang dihasilkan oleh modifikasi dari proses yang disebutkan di atas dapat menunjukkan titik isoelektrik di luar rentang yang dinyatakan (GMIA, 2012)

Gelatin mempunyai sifat fungsional yang sama hanya terbagi menjadi 2 tipe yaitu gelatin tipe A dan tipe B, tipe A dan tipe B berbeda dari segi pengolahan sumber dan pemilihan penggunaan yang spesifik, adapun perbedaan dan standar mutu dari kedua tipe gelatin tersebut adalah

Sifat	Tipe A	Tipe B
Ph	3,8 – 5,5	5 -7,5
Titik isoelektrik	7- 9	4,7 -5,4
Kekuatan gel (bloom)	50 -300	50 -300
Viskositas (mps)	15- 75	20–75
Kadar abu	0,3 -2	0,5 -2

Tabel 2. Karakteristik tipe gelatin Sumber (GMIA, 2012b).

Kualitas gelatin yang diperoleh dari ekstraksi sangat dipengaruhi oleh waktu, lama perendaman, dan suhu serta konsentrasi penggunaan pelarut pada proses demineralisasi yang digunakan (Karim & Bhat, 2009). Pemanfaatan gelatin

khususnya di industri farmasi, menurut Prinsipnya gelatin berguna untuk mengubah cairan menjadi padatan yang elastis atau mengubah sol menjadi gel. Reaksi pada pembentukan gel adalah bersifat *irreversible* dimana bila gel dipanaskan akan berbentuk sol dan bila didinginkan akan berbentuk gel lagi. Keadaan itulah yang membedakan gelatin dengan gel dari pektin, alginat, albumin telur, dan protein susu yang gelnya *irreversible*. (Setiawati, 2009)

### **C. Karakteristik Sifat Gelatin**

#### 1. Rendamen

Rendamen merupakan salah satu parameter penting, karena banyak tidaknya rendamen adalah first point yang menjadi patok keberhasilan suatu metode pengolahan bahan baku, semakin banyak rendamen yang diperoleh maka semakin efisien metode yang digunakan, rendamen yang diperoleh tergantung dari berapa jumlah kolagen yang terhidrolisis pada saat ekstraksi (Yenti, Nofiandi, & Fithriyah, 2016)

#### 2. Derajat Keasaman (pH)

Salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh gelatin yang dapat di gunakan dalam menentukan karakteristik gelatin dan penggunaannya dalam produk pangan, nilai pH gelatin dipengaruhi oleh jenis larutan perendaman, dan proses penetralan setelah perendaman. Proses penetralan memiliki peran penting untuk menghilangkan sisa larutan perendaman pada proses demineralisasi. (Meity, 2015)

#### 3. Viskositas

Viskositas adalah kemampuan gelatin mengikat air, Viskositas penting dalam menentukan tingkat kekentalan gelatin sebagai larutan pada suhu dan konsentrasi tertentu, semakin tinggi konsentrasi larutan gelatin, dan semakin rendah suhu larutan gelatin maka viskositas gelatin akan semakin tinggi (GMIA, 2013) Viskositas dipengaruhi oleh interaksi hidrodinamik antara gelatin dalam larutan. Perbedaan nilai viskositas juga disebabkan oleh karena proses ekstraksi, komposisi bahan baku yang digunakan dimana masing-masing bahan mempunyai ikatan yang berbeda. Selain itu viskositas juga dapat dipengaruhi oleh usia, genetic, dan faktor lingkungan (Hermanto, Hudzaifah, & Muawanah, 2014)

#### ***D. Uraian Penggunaan Alat Untuk Ekstraksi***

##### **1. Gelombang Mikro**

Microwave Assisted Extraction (MAE). MAE merupakan teknik untuk mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam bahan tanaman dengan bantuan energi gelombang mikro. MAE bekerja pada frekuensi 300 MHz – 300 GHz, sedangkan untuk penggunaan dalam bidang industri, ilmiah, dan medis secara umum berada pada frekuensi 0, 915 dan 2,45 GHz (Board,2013).

Dasar- dasar proses ekstraksi berbeda dari metode konvensional, dimana hasil MAE terjadi karena perubahan struktur sel yang disebabkan oleh adanya gelombang elektromagnetik,dimana proses percepatan dan hasil ekstraksi tinggi merupakan hasil dari kombinasi sinergis antara panas dan gradient massa bekerja diarah yang sama. (Board,2013).



Teknologi tersebut cocok bagi pengambilan senyawa yang bersifat thermolabil karena memiliki kontrol terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses pemanasan konvensional. Selain kontrol suhu yang lebih baik, MAE juga memiliki beberapa kelebihan lain, diantaranya adalah waktu ekstraksi yang lebih singkat, konsumsi energi dan solvent yang lebih sedikit, *yield* yang lebih tinggi, akurasi dan presisi yang lebih tinggi, adanya proses pengadukan sehingga meningkatkan fenomena transfer massa, dan setting peralatan yang menggabungkan fitur sohklet dan kelebihan dari mikrowave (Purwanto, 2010).

## 2. Gelombang Sonik

Sonikasi merupakan aplikasi dari penggunaan energi suara untuk mengaduk partikel dalam suatu sampel dengan tujuan yang bermacam-macam. Sonikasi dapat digunakan untuk mempercepat pelarutan suatu materi dengan memecah reaksi intermolekuler, sehingga terbentuk partikel berukuran nano. Sonikasi memanfaatkan gelombang ultrasonic pada prosesnya yakni terhadap suatu bahan dengan kondisi tertentu, sehingga bahan tersebut mengalami reaksi kimia akibat perlakuan tersebut. Prosesnya dengan cara menggunakan gelombang ultrasonik dengan rentang frekuensi 20 KHz-10 MHz yang ditembakkan ke dalam medium cair untuk menghasilkan gelembung kavitasi yang dapat membuat partikel memiliki diameter dalam skala nano. Pemanfaatan gelombang ultrasonic secara luas digunakan untuk meningkatkan transfer massa dalam proses basah yang penting dalam proses ekstraksi (Li et al., 2009) Prinsip ekstraksi sonikasi adalah meningkatkan transfer

massa yang disebabkan oleh naiknya penetrasi pelarut ke dalam jaringan melalui efek kapiler (Sari, 2012)

### 3. Panas Tekanan Tinggi

Autoklaf merupakan suatu bejana yang dapat ditutup, yang diisi oleh uap panas dengan tekanan tinggi. Suhu didalamnya dapat mencapai 115°C hingga 125°C dan tekanan uapnya mencapai 2- 4 atm. Alat tersebut merupakan ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan dipertahankan pada suhu serta tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Agar penggunaan autoklaf efektif, uap air harus dapat menembus setiap proses yang berjalan didalamnya. Oleh karena itu, autoklaf tidak boleh terlalu jenuh, agar uap air benar-benar menembus semua area (Adji, 2007)

### 4. Pengerinan Beku (*Freeze Dryng*)

Pengerinan beku merupakan salah satu metode pengeringan yang digunakan untuk mempertahankan mutu bahan pangan atau produk pangan. Pengeringan ini memiliki keuntungan untuk mempertahankan stabilitas bahan/produk, untuk menghindari perubahan aroma, warna dan unsur organoleptik lainnya serta stabilitas struktur seperti pengerutan dan perubahan bentuk, dapat mencegah aktivitas mikroba dan mencegah terjadinya reaksi-reaksi kimia (Anida, 2016).

### ***E. Tinjauan Islam Sisik Ikan Sebagai Bahan Baku Gelatin***

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang merupakan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar, oleh Karena itu penting untuk

diperhatikan segala sesuatu yang menjadi sumber bahan kebutuhan masyarakat. Indonesia adalah Negara yang kaya akan alamnya dengan segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah SWT untuk ummatnya, sebagaimana dalam firman Allah Qur'an surah Al-baqarah, ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahannya :

*“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.*

Dari ayat diatas menurut penafsiran dan pemahaman banyak ulama bahwa pada dasarnya segala apa yang terbentang di bumi dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil lain yang melarang, sebagian ulama mengharuskan adanya dalil yang jelas untuk memperbolehkan ada atau tidaknya sesuatu (Quraish, 2003), berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan limbah sisik ikan diperbolehkan jika tak ada dalil yang melarang penggunaannya, oleh karena hal tersebut maka kehalalan pemanfaat ikan ini diperjelas dengan adanya dalil-dalil berikut.

Allah berfirman dalam surat, Al Baqarah, ayat: 168,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya :

*“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya ialah musuh yang nyata bagimu”*

Ajakan diatas diperuntukan kepada seluruh ummat manusia. Hal ini menunjukan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia. Karena itu semua manusia diperintahkan untuk memakan yang halal lagi baik yang ada di bumi. Akan tetapi tidak semua apa yang ada di bumi halal untuk dipergunakan oleh umat islam. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal dan baik, yakni makanan yang tidak dilarang oleh agama Islam (Quraish, 2003).

Berkaitan dengan hukum syariat Islam yang mewajibkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang jelas kehalalannya. mengkonsumsi sesuatu yang halal merupakan wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Gelatin dari sisik ikan sangat penting adanya untuk negara indonesia yang mayoritas warganya adalah muslim. Gelatin yang terbuat dari sisik ikan sudah terjamin kehalalannya. Dari Ibnu Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

أُجِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya

*“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).*

Menurut mazhab Maliki dalam (Sabir, 2014), dihalalkan semua hewan laut dan bangkainya, baik yang hanya dapat hidup di laut maupun yang dapat hidup di

laut dan di darat. Semua binatang yang berasal dari laut halal untuk dimakan (tidak ada yang diharamkan). Yang diharamkan adalah yang mengandung racun yang berbahaya baik itu seperti ikan ataupun yang lainnya, baik ditangkap atau diburu atau didapati dalam keadaan mati (oleh muslim atau non muslim), baik hewan yang mirip atau tidak mirip dengan hewan yang hidup di daratan (Sabir, 2014). Menurut Imam Nawawi bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang kehalalan hewan laut, dimana menurut mashab imam syafi'i menghalalkan semua jenis hewan laut baik yang berbentuk ikan maupun tidak, sedangkan menurut mashab Abu hanafi mengharamkan hewan laut yang berbentuk seperti hewan darat yang diharamkan yakni babi laut, dan anjing laut.

Allah *Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Maidah/5: 96, yang berbunyi:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ  
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahannya :

*"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan".*

Para ulama memahami kata-kata *binatang buruan laut* dalam arti apa yang diperoleh dengan upaya dan yang dimaksud dengan *makanan (yang berasal) dari laut* adalah apa yang mengapung atau yang terdampar. Karena yang mengapung dan terdampar tidak lagi diperoleh dengan *memburunya*. Ada juga yang memahami kata

*makanannya* dalam arti yang diasingkan dan dikeringkan. Tidak ada larangan untuk berburu binatang laut dan sungai, kerana binatang laut sangat melimpah (Quraish, 2001: 189). Hewan dan tumbuhan yang berasal dari laut tidak diragukan kehalalannya, berbeda dengan sumber yang lain karena kehalalannya masih bisa dipertanyakan, apakah sumbernya halal, diperoleh dengan cara yang halal, di kelola dengan cara yang halal.

Pada proses produksi gelatin sisik ikan bandeng ini menggunakan beberapa bahan pada prosesnya yakni Asam Asetat dan Natrium Hidroksida serta aquadest untuk proses ekstraksi. Menurut Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dtu/LPPOM tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI memutuskan bahwa diantara bahan yang disebutkan diatas termasuk kedalam daftar bahan halal tidak kritis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahan yang digunakan dalam proses pembuatan gelatin dari sisik ikan bandeng, menggunakan bahan pendukung yang aman dan halal (MUI, 2015).

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif pre – eksperimental.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetika jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin, Laboratorium Biofarmaka Pusat Kegiatan dan Penelitian Universitas Hasanuddin dan Laboratorium Bioteknologi Terpadu Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimental laboratorium, dimana penelitian ini mengungkapkan pengaruh atau suatu gejala yang timbul, dengan ciri khusus, yaitu dengan melakukan percobaan.

#### ***C. Sampel Penelitian***

Sampel penelitian ini adalah sisik ikan bandeng yang diambil dari PT. UCS, Jalan Kima IV, di Kawasan Industri Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 3 kg.

#### **D. Alat dan Bahan**

##### 1. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan adalah Autoklaf Hirayama HVE-50, Blender freeze dry CHAIST ALPHA 1-2 LD Plus, Gelas Stanlees, Kain Flanel, Microwave modena, Neraca analitik, Oven MAMMERT, Pengaduk kayu, pH meter, Talang Stanlees, Termometer, Timbangan duduk digital, *viscometer Ostwald*, dan Waterbath MAMMERT.

##### 2. Bahan yang digunakan

Bahan baku yang digunakan adalah Asam asetat, Aquadest, Natrium Hidroksida, HCl dan sampel berupa Sisik ikan bandeng.

#### **E. Prosedur Kerja**

##### 1. Pengolahan Sampel

Proses pengerjaan dibagi kedalam 11 kelompok yakni Kelompok asam, basa, kelompok ekstraksi yang menggunakan bantuan alat, dan kelompok yang menggunakan pengeringan berbeda. Secara umum prosedur kerja ekstraksi gelatin dari sisik ikan bandeng terdiri dari 4 proses yakni,

###### a. Degreasing

Pada proses ini dilakukan pencucian terhadap sisik ikan bandeng yang telah dikumpulkan, sisik ikan dicuci bersih dengan air mengalir sampai bersih untuk memudahkan pembersihan dilakukan pemanasan dengan air mendidih selama 60 menit, setelah itu sampel ditiriskan dan diangin – anginkan, selanjutnya sampel



ditimbang masing –masing 250 g untuk setiap kelompok pengerjaan. Kemudian sampel dihaluskan menggunakan blender (Huda et al., 2013).

b. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium, dan garam –garam mineral yang ada dalam sampel bertujuan untuk memperoleh sampel yang lebih lunak dan terdapat kolagen didalamnya atau disebut *ossein*. Sampel berupa sisik ikan bandeng yang telah dihaluskan menggunakan blender direndam dalam Asam Asetat 0,01 N, 0,1 N, dan 1 N, dan NaOH 0,01 N, 0,1 N, dan 1 N dengan perbandingan 1: 4 g/ml sambil terus diaduk (Huda et al., 2013)

- a) Kelompok 1 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam asam asetat 0,01 N 1000 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan terakhir dinetralkan menggunakan NaOH.
- b) Kelompok 2 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam asam asetat 0,1 N 1000 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan terakhir dinetralkan menggunakan NaOH.
- c) Kelompok 3 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam asam asetat 1 N 1000 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan terakhir dinetralkan menggunakan NaOH.

- d) Kelompok 4 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam asam asetat 1 N 1000 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan terakhir dicuci menggunakan aquadest sebanyak asam yang digunakan diulangi 3 kali.
- e) Kelompok 5 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam asam asetat 1 N 1000 ml selama 12 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan terakhir dicuci menggunakan aquadest sebanyak asam yang digunakan diulangi 3 kali.
- f) Kelompok 6 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam asam asetat 1 N 1000 ml selama 12 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan terakhir dicuci menggunakan aquadest sebanyak asam yang digunakan diulangi 3 kali.
- g) Kelompok 7 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam asam asetat 1 N 1000 ml selama 12 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan terakhir dicuci menggunakan aquadest sebanyak asam yang digunakan diulangi 3 kali.

- h) Kelompok 8 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam NaOH 0,01 N 1000 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan dinetralkan dengan menggunakan HCl.
- i) Kelompok 9 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam NaOH 0,1 N 1000 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan dinetralkan dengan menggunakan HCl.
- j) Kelompok 10 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 250 g yang telah dihaluskan direndam dalam NaOH 1 N 1000 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, dan dinetralkan dengan menggunakan HCl.
- k) Kelompok 11 sampel sisik ikan bandeng sebanyak 125 g yang telah dihaluskan direndam dalam Asam Asetat 1 N 500 ml selama 8 jam kemudian disaring menggunakan kain flannel sebanyak 4 lapis, selanjutnya dicuci dengan menggunakan aquadest sebanyak asam asetat yang dipakai diulangi 3 kali .

c. Ekstraksi

Ekstraksi dilakukan setelah proses demineralisasi dengan menggunakan aquadest pada suhu rentan suhu tertentu biasanya 50 -100° C dengan waktu tertentu

sesuai dengan metode yang digunakan (GMIA, 2012) . Pada penelitian ini prosedur yang dilakukan bervariasi tergantung dari kelompoknya.

- a) Ossein yang diperoleh dari kelompok 1 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^0$  C dengan terus dilakukan pengadukan, setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- b) Ossein yang diperoleh dari kelompok 2 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^0$  C dengan terus dilakukan pengadukan, setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- c) Ossein yang diperoleh dari kelompok 3 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^0$  C dengan terus dilakukan pengadukan, setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- d) Ossein yang diperoleh dari kelompok 4 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^0$  C dengan terus dilakukan pengadukan, setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- e) Ossein yang diperoleh dari kelompok 5 diekstraksi dengan menggunakan sonikator pada suhu  $50^0$  C selama 3 jam setelah 3 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.

- f) Ossein yang diperoleh dari kelompok 6 diekstraksi dengan menggunakan microwave pada suhu  $100^{\circ}\text{C}$  selama 1 jam setelah 1 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- g) Ossein yang diperoleh dari kelompok 7 diekstraksi dengan menggunakan autoklaf pada suhu  $121^{\circ}\text{C}$  selama 1 jam setelah 1 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- h) Ossein yang diperoleh dari kelompok 8 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  dengan terus dilakukan pengadukan, setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- i) Ossein yang diperoleh dari kelompok 9 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  dengan terus dilakukan pengadukan, setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- j) Ossein yang diperoleh dari kelompok 10 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  dengan terus dilakukan pengadukan, setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.
- k) Ossein yang diperoleh dari kelompok 11 diekstraksi diatas waterbath selama 8 jam pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$  dengan terus dilakukan pengadukan,

setelah 8 jam ossein yang telah diekstraksi disaring menggunakan 4 lapis kain flannel.

d. Pengeringan

Filtrate yang berupa cairan hasil ekstraksi dituang kedalam talang stanlees dan keringkan selama 48 jam pada suhu oven  $60^{\circ}\text{C}$  (Huda et al., 2013).

- a) Untuk hasil ekstraksi kelompok 1 – 10 dikeringkan dalam oven selama 48 jam dengan suhu  $60^{\circ}\text{C}$
- b) Untuk hasil ekstraksi kelompok 11 menggunakan pengeringan dengan freeze dry.

2. Prosedur Kerja penggunaan alat

a. Sonikator

Ossein yang berupa hasil demineralisasi dimasukkan dalam wadah toples dan direndam dengan aquadest sebanyak 1000 ml, dimasukkan kedalam alat selama 3 jam dengan suhu alat  $50^{\circ}\text{C}$ .

b. Microwave

Ossein yang berupa hasil demineralisasi dimasukkan dalam beker gelas dan direndam dengan aquadest sebanyak 1000 ml, dimasukkan kedalam alat selama 1 jam dengan suhu alat  $100^{\circ}\text{C}$ .

c. Autoklaf

Ossein yang berupa hasil demineralisasi dimasukkan dalam gelas stanlees dan direndam dengan aquadest sebanyak 1000 ml, dimasukkan kedalam alat selama 1 jam dengan suhu alat 121° C.

d. Freeze dry

Filtrat hasil ekstraksi dimasukkan kedalam capet kemudian dimasukkan kedalam alat freeze dry, selama 4 hari dengan suhu -40° C.

**B. Analisis Kuantitatif Gelatin**

1. Penentuan Rendamen

Rendamen ditentukan dengan cara gelatin yang telah kering ditimbang kemudian dibagikan dengan berat sampel yang digunakan membuat gelatin

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sampel kering}} \times 100 \%$$

2. Penentuan Viskositas

Sampel ditimbang sebanyak 6,67 g kemudian dilarutkan dalam air suling hingga volume 100 ml pada suhu 70°C. Gelatin didinginkan pada suhu 20°C diukur viskositasnya menggunakan viskometer *Ostwald* (Tazwir, 2007). Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

### 3. Penentuan pH

Sampel sebanyak 1 gram ditimbang dan dilarutkan dalam air pada suhu 60 °C selama 15 menit kemudian dicukupkan air hingga 100 ml. pH diukur pada suhu 25°C menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi terlebih dahulu (Tazwir, 2007)





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian

##### 1. Hasil Pengujian Organoleptik Gelatin Ekstrak Sisik Ikan Bandeng

Kelompok	Warna	Bau	Rasa	Bentuk
1	Abu – Abu	Khas	Halus	Lembaran
2	Kuning Kecoklatan	Khas	Kasar	Lembaran
3	Putih	Khas	Kasar	Serbuk
4	Putih Kekuningan	Khas	Halus	Lembaran
5	Putih	Khas	Kasar	Serbuk
6	Putih	Khas	Halus	Lembaran
7	Kuning Kecoklatan	Khas	Kasar	Kepingan
8	Coklat	Khas	Halus	Lembaran Kecil
9	Putih Kekuningan	Khas	Halus	Lembaran kecil
10	Kuning kecoklatan	khas	Kasar	Lembara kecil
11	Putih	Khas	Halus	Lembaran

Tabel 3. Pemeriksaan Organoleptik

Keterangan :

- Kelompok 1-3, menggunakan Asam Asetat 0,01, 0,1, 1 N pada proses demineralisasi, dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 4, menggunakan Asam Asetat 1 N pada proses demineralisasi, tanpa dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 5-7, menggunakan asam asetat 1 N, tanpa dinetralkan secara berturut – turut diekstraksi dengan sonikator, microwave, dan autoklaf, dikeringkan dalam oven.
- Kelompok 8-10, menggunakan NaOH 0,01, 0,1, 1 N pada proses demineralisasi, dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 11, menggunakan asam asetat 1 N, tanpa dinetralkan, diekstraksi diatas waterbath, dan dikeringkan dengan freeze dry.

## 2. Hasil Pengujian Karakteristik Gelatin Ekstrak Sisik Ikan Bandeng

Kelompok	% Rendamen	pH	Syarat pH
1	2,8 %	6,2	3,8 – 5,5
2	1,9 %	5,6	3,8 – 5,5
3	0,2 %	6,7	3,8 – 5,5
4	3,3 %	5,2	3,8 – 5,5
5	0,3 %	6	3,8 – 5,5
6	0,5 %	5,6	3,8 – 5,5
7	5,8 %	5,4	3,8 – 5,5
8	2,4 %	6,5	5-7,5
9	2,8 %	10	3,8 – 5,5
10	1,4 %	10,7	3,8 – 5,5
11	3,7 %	5,4	3,8 – 5,5

(Syarat pH gelatin tipe A 3,8 -5,5 dan tipe B 5 -7,5)

Tabel 4. Pengujian Rendamen dan pH

### Keterangan :

- Kelompok 1-3, menggunakan Asam Asetat 0,01, 0,1, 1 N pada proses demineralisasi, dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 4, menggunakan Asam Asetat 1 N pada proses demineralisasi, tanpa dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 5-7, menggunakan asam asetat 1 N, tanpa dinetralkan secara berturut –turut diekstraksi dengan sonikator, microwave, dan autoklaf, dikeringkan dalam oven.
- Kelompok 8-10, menggunakan NaOH 0,01, 0,1, 1 N pada proses demineralisasi, dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 11, menggunakan asam asetat 1 N, tanpa dinetralkan, diekstraksi diatas waterbath, dan dikeringkan dengan freeze dry.

## 3. Hasil Pengujian Viskositas

Kelompok	Viskositas (cP)	Rata – rata
1	5,1573	5,2337
	5,3522	
	5,1917	
2	5,3492	5,4288
	5,3037	
	5,6337	
3	5,3866	5,3256
	5,3523	
	5,2379	
4	4,0020	3,9448
	3,9334	
	3,8991	
5	1,8140	1,6923
	1,6200	
	1,6429	
6	3,1666	3,1628
	3,1781	
	3,1437	
7	1,9971	2,0085
	2,0884	
	1,9401	
8	1,2537	1,4109
	1,3802	
	1,5988	
9	3,4326	2,9733
	2,7667	
	2,7208	
10	2,4927	2,4199
	2,5501	
	2,2170	
11	4,6797	4,6759
	4,6797	
	4,6683	

Tabel 5. Pengujian Viskositas Gelatin

Keterangan ;

- Kelompok 1-3, menggunakan Asam Asetat 0,01, 0,1, 1 N pada proses demineralisasi, dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.

- Kelompok 4, menggunakan Asam Asetat 1 N pada proses demineralisasi, tanpa dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 5-7, menggunakan asam asetat 1 N, tanpa dinetralkan secara berturut –turut diekstraksi dengan sonikator, microwave, dan autoklaf, dikeringkan dalam oven.
- Kelompok 8-10, menggunakan NaOH 0,01, 0,1, 1 N pada proses demineralisasi, dinetralkan, diekstraksi dengan waterbath, dan dikeringkan dengan oven.
- Kelompok 11, menggunakan asam asetat 1 N, tanpa dinetralkan, diekstraksi diatas waterbath, dan dikeringkan dengan freeze dry.

## **2. Pembahasan**

Rata-rata hasil yang diperoleh dari pemeriksaan organoleptik yang ditunjukkan pada tabel 3 telah memenuhi syarat karakteristik pemeriaan menurut Farmakope Indonesia edisi V, dan memenuhi standar karakteristik yang tercantum dalam GIMA, 2012 yang berarti bahwa ekstrak yang diperoleh mempunyai ciri-ciri gelatin.

Pengujian viskositas penting dilakukan karena viskositas mempengaruhi sifat fisik lain dari gelatin seperti titik leleh, titik gel, dan stabilitas emulsi. Viskositas adalah daya aliran molekul dalam suatu larutan, nilai viskositas berbanding lurus dengan distribusi berat molekul gelatin dalam larutan, semakin kecil berat molekul gelatin maka semakin cepat distribusi molekul yang terjadi dalam air sehingga viskositas gelatin semakin menurun (Wulandari, Agus Supriadi, 2013) . Untuk persyaratan Viskositas gelatin tipe A 15-75 mPs (1.5 – 7.5 cP), untuk tipe B 20-75 mPs (2 -7,5 cP) (GIMA, 2012).

Perlakuan pertama (Kelompok 1, 2, 3) yaitu gelatin Asam Asetat 0,01 N, 0,1 N, dan 1 N, viskositas rata-rata yang diperoleh secara berturut –turut adalah 5,2337 cP, 5,4288 cP, dan 5,3256 cP. Dari ketiga nilai viskositas tersebut dapat disimpulkan bahwa viskositas gelatin sisik ikan bandeng untuk tipe asam pada perlakuan ini telah memenuhi syarat (tipe A 1,5 -7,5 cP) . Hal ini menunjukkan

bahwa perlakuan asam mampu merapatkan ruang kosong disekeliling polimer protein yang ditinggalkan oleh protein non kolagen pada proses demineralisasi (Hermanto et al., 2014). Berdasarkan hasil uji BNT diketahui bahwa kondisi optimal untuk perlakuan 1 adalah kelompok 2 (Asam Asetat 0,1 N) dimana  $p < 0,05$  dengan nilai viskositas terbesar (5,4288 cP).

Perlakuan kedua (kelompok 4 dan 11) hasil yang diperoleh untuk viskositas rata-rata kelompok 4 adalah 3,9448 cP, dan untuk kelompok 11 adalah 4,6759 cP hasil yang diperoleh juga memenuhi syarat tipe A yaitu 1,5 -7,5 cP, dari hasil uji BNT diketahui bahwa  $p < 0,05$  sehingga dinyatakan ada perbedaan, untuk kondisi optimal pada perlakuan tersebut adalah kelompok 11 dengan nilai viskositas terbesar (4,6759 cP).

Perlakuan ketiga (kelompok 5,6, dan 7) perbedaan dari ketiga kelompok ini adalah penggunaan alat pada saat ekstraksi secara berturut –turut menggunakan sonikator suhu 50° selama 3 jam, microwave suhu 100° selama 1 jam, dan autoklaf suhu 121° selama 1 jam, viskositas rata-rata yang diperoleh secara berturut-turut adalah 1,6923 cP, 3,1628 cP, dan 2,0085 cP. Berdasarkan syarat gelatin tipe A menunjukkan bahwa viskositas yang dihasilkan dari kelompok 5 yaitu penggunaan sonikator untuk metode ekstraksi tidak memenuhi syarat sebagai viskositas yang baik. Rendahnya viskositas yang dihasilkan dari perlakuan ini jika dibandingkan dengan perlakuan asam yang lainnya menghasilkan viskositas yang rendah, hal tersebut diduga karena waktu perendaman yang lebih lama pada proses demineralisasi dan pemanasan yang

terlalu lama dengan suhu yang tinggi menyebabkan pemutusan rantai yang lebih banyak sehingga viskositas yang dihasilkan lebih kecil (Huda et al., 2013),

Untuk kelompok 6 viskositas yang dihasilkan dipengaruhi oleh adanya pengaruh panjang gelombang dari microwave yang menunjukkan pergerakan partikel acak yang akan menghasilkan panas,, dari persamaan teori kinetik dapat dilihat bahwa kecepatan reaksi berbanding lurus dengan temperatur. Sehingga dengan meningkatnya kecepatan reaksi atau kecepatan molekul-molekul yang mengalami getaran akan menyebabkan kenaikan temperatur dan ikatan antar atom menjadi lemah (Dewi, Wardana, & Hamidi, 2012). Untuk kelompok 5 viskositas dari sonikator lebih rendah dari pada kelompok 6 hal tersebut diduga terjadi karena suhu sonikator yang digunakan lebih rendah sehingga kemampuan gelombang ultrasonik untuk memecah ukuran partikel menjadi lebih kecil tidak cukup berhasil sehingga viskositas yang dihasilkan rendah, Sedangkan untuk viskositas yang dihasilkan pada kelompok 7 juga lebih rendah dari pada viskositas kelompok 6 hal ini diduga Karena terjadi hidrolisis lanjutan dari gelatin yang telah dihasilkan. Penggunaan suhu yang terlalu tinggi menurunkan viskositas hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel fluida dalam air yang semakin cepat (Wulandari, Agus Supriadi, 2013). Berdasarkan uji BNT dari ketiga kelompok pada perlakuan ini diketahui  $p < 0,05$  sehingga kondisi optimal untuk perlakuan ini adalah kelompok 6 dengan nilai viskositas 3,1628 cP.

Perlakuan keempat (kelompok 8,9,dan 10) viskositas rata-rata yang diperoleh dari perlakuan ini secara berturut-turut adalah 1.4109 cP, 2.9733 cP, dan 2.4199 cP. Untuk kelompok 9 dan 10 viskositas yang dimiliki memenuhi standar

persyaratan gelatin tipe B, yang menandakan bahwa NaOH mampu merapatkan ruang kosong disekeliling polimer protein yang ditinggalkan oleh protein non kolagen, dan lemak. Akan tetapi nilai yang diperoleh tersebut masih terbilang kecil. Berdasarkan uji BNT dari ketiga kelompok pada perlakuan ini diketahui  $p < 0,05$  sehingga kondisi optimal untuk perlakuan ini adalah kelompok 9 dengan nilai viskositas 2.9733 cP.

Berdasarkan analisis dengan metode anova diperoleh hasil bahwa perlakuan 1, 2, 3, dan 4 signifikan mempengaruhi viskositas dengan tingkat kepercayaan 95% dimana nilai  $p < 0,05$  (Lampiran.3), nilai signifikan dari tabel anova menunjukkan adanya pengaruh terhadap viskositas gelatin sisik ikan bandeng.

## BAB V

### PENUTUP

#### *A. Kesimpulan*

1. Asam, basa, gelombang mikro, gelombang sonik, panas tekanan tinggi, dan kering beku secara signifikan mempengaruhi viskositas gelatin sisik ikan bandeng yang dihasilkan, dengan tingkat kepercayaan 95%.
2. Kondisi optimal viskositas gelatin dihasilkan pada proses pre-treatment dengan asam 0,1 N (5,4288 cP), basa 0,1 N (2,9733 cP), proses ekstraksi menggunakan microwave (3,1628 cP), dan proses pengeringan dengan freeze dry (4,6759 cP).

#### *B. Saran*

1. Sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk karakteristik sifat fisikokimia gelatin yang lebih lengkap agar dapat diketahui hasil yang paling baik dari gelatin yang diperoleh.
2. Dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan sisik ikan bandeng sebagai bahan tambahan pengikat tablet dan dalam pembuatan mikroenkapsulasi.



### KEPUSTAKAAN

- Akagündüz, Y., Mosquera, M., Giménez, B., Alemán, A., Montero, P., & Gómez-Guillén, M. C. (2014). Sea bream bones and scales as a source of gelatin and ACE inhibitory peptides. *LWT - Food Science and Technology*, 55(2), 579–585. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.10.026>
- Anida. (2016). Asam Asetat (CH<sub>3</sub>COOH) Pengaruh Variasi Konsentrasi Dan Lama Perendaman Terhadap Produksi Gelatin Dari Limbah Kulit Kuda ( *Equus cab.*
- Benjakul. (2012). *Fish Gelatin. Food Biochemistry and Food Processing: Second Edition* (1st ed., Vol. 60). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1002/9781118308035.ch21>
- Board, A. (n.d.). *Food Engineering Series. springer.*
- Dewi, R., Wardana, I. N. G., & Hamidi, N. (2012). Pengaruh Daya Penyinaran Gelombang Mikro Terhadap Karakteristik Pembakaran Droplet Minyak Jarak Pagar, 3(2), 305–316.
- DJPB. (2013). Volume Produksi Mas - Bandeng - Kakap - Patin Province. *Direktorat Jendral Perikanan Budidaya*, 2013.
- Gelatin Manufacturers of Europe. (n.d.). All about Gelatin.
- GMIA. (2012a). Gelatin handbook. *GIMA, Gelatin Manufacturers Institute of America*, 25. Retrieved from [http://gelatin-gmia.com/images/GMIA\\_Gelatin\\_Manual\\_2012.pdf](http://gelatin-gmia.com/images/GMIA_Gelatin_Manual_2012.pdf)
- GMIA. (2013). Standard testing methods for edible gelatin, (July), 27. <https://doi.org/10.1021/ja02055a023>
- Haug, D. (2011). Gelatin. *Handbook of Food Proteins*, (1964), 92–115. <https://doi.org/10.1533/9780857093639.92>
- Hermanto, S., Hudzaifah, M. R., & Muawanah, A. (2014). Karakteristik Fisikokimia Gelatin Kulit Ikan Sapu-Sapu ( *Hyposarcus pardalis* ) Hasil Ekstraksi Asam. *Kimia Valensi*, 4(2).
- Huda, W. N., Atmaka, W., & Nurhartadi, E. (2013). Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*Gallus gallus bankiva*) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam. *Jurnal Teknosains Pangan*, 2(3), 70–75.
- Huniyah. (2015). Analisis Finansial Pembesaran Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) Pada Tambak Tradisional, 7(2), 169–176.
- Johan, O., Sudradjat, A., & Hadie, W. (2009). Perkembangan Kegiatan Perikanan Ikan Bandeng Pada Keramba Jaring Tancap Di Pandeglang Provinsi Banten. *Media Akuakultur*, 4(1), 40. <https://doi.org/10.15578/ma.4.1.2009.40-44>


- Karim, A. A., & Bhat, R. (2009). Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an alternative to mammalian gelatins. *Food Hydrocolloids*, 23(3), 563–576. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2008.07.002>
- Kementrian Perikanan. (2015). Analisis Data KKP2015.pdf.
- Li, D., Mu, C., Cai, S., & Lin, W. (2009). Ultrasonic irradiation in the enzymatic extraction of collagen. *Ultrasonics Sonochemistry*, 16(5), 605–609. <https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2009.02.004>
- Meity, S. (2015). Pengaruh perbedaan suhu ekstraksi terhadap karakteristik gelatin kulit kaki ayam, 1, 792–795. <https://doi.org/10.13057/psnmbi/m010420>
- Penelitian, A., Aziz, N., Fikri, M., Bill, F., & Pitoyo, W. U. (2017). Pemanfaatan Ekstrak Kitosan dari Limbah Sisik Ikan Bandeng di Selat Makassar pada Pembuatan Bioplastik Ramah Lingkungan, 1(1), 56–61.
- Purwanto, H., Hartati, I., & kurniasari, L. (2006). Pengembangan *Microwave Assisted Extractor* pada Produksi Minyak Jahe Dengan Kadar Zingibare tinggi. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim, 9-16
- Quraish, Shihab. (2003). Tafsir Al-Misbah. Makassar: Lentera Hati.
- Rowe. (2009). Handbook Of Pharmaceutical Excipients, 40(3). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sabir, Muhammad. (2014) Pandangan dalam islam (suatu pendekatan hadits). Makassar: alauddin university press.
- Sari, D. kartika. (2012). Pengujian Kandungan Total Fenol Kappahycus Alvarezzi dengan Metode Ekstraksi Ultrasonik dengan Variasi Suhu dan Waktu. *Prosiding SNST Ke-3 Tahun 2012*, 40–45.
- Schrieber, R., Gareis, H., & Practice, I. (2007). *Gelatine Handbook : Theory and Industrial Practice*.
- Setiawati, I. (2009). KARAKTERISASI MUTU FISIKA KIMIA GELATIN KULIT IKAN KAKAP MERAH ( *Lutjanus sp .* ) HASIL PROSES PERLAKUAN ASAM Oleh: Ima Hani Setiawati PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN.
- Statistics Indonesia. (2016). Buletin Statistik Perdagangan Ekspor Luar Negeri, (February), 1–157. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- SNI 06-3735. (1995). Mutu dan Cara uji Gelatin. jakarta : Dewan standarisasi Nasional (BSN).
- Sudrajat, A, (2008). Budidaya 23 Komoditas Laut Menguntungkan. jakarta: Penebar Swadaya.

- Tazwir. (2007). OPTIMASI PEMBUATAN GELATIN DARI TULANG IKAN KACI-KACI ( *Plectorhynchus chaetodonoides* Lac .) MENGGUNAKAN BERBAGAI KONSENTRASI ASAM DAN WAKTU EKSTRAKSI, 2(1), 35–43.
- Tim perikanan, W. (2014). Budidaya Ikan Bandeng (*Chanos chanos* Pada Tambak Ramah Lingkungan).
- Utomo, D. W. (2017). Optimasi Suhu Ekstraksi pada Proses Pembuatan Gelatin Dari Limbah Sisik Ikan Bandeng.
- Wijayanti, I. (2016). KARAKTERISTIK HIDROLISAT PROTEIN IKAN BANDENG (*Chanos chanos* Forsk) DENGAN KONSENTRASI ENZIM BROMELIN YANG BERBEDA. *Jurnal Saintek Perikanan Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 11(2), 129–133.
- Wulandari, Agus Supriadi, B. P. (2013). Pengaruh Defatting Dan Suhu Ekstraksi Terhadap Karakteristik Fisik Gelatin Tulang Ikan Gabus, 38–45.
- Yanuar Budi Prasetyo, D., Sastro Darmanto, Y., & Swastawati. (2015). Efek Perbedaan Suhu dan Lama Pengasapan terhadap Kualitas Ikan Bandeng (*Chanos chanos* Forsk) Cabut Duri Asap. *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan*, 4(3), 94–98. <https://doi.org/10.17728/jatp.v4i3.134>
- Yenti, R., Nofiandi, D., & Fithriyah, R. (2016). KUANTITAS GELATIN DARI KULIT IKAN SEPAT RAWA ( *Trichogaster trichopterus* ) KERING DAN KARAKTERISASINYA. *Scientia*, 6(1), 36–43.
- Yue, J., Wang, J., Zhang, C., Jia, W., Li, X., & Sun, Z. (2017). Effects of Hot-Pressure Extraction Time on Composition and Gelatin Properties of Chicken Bone Extracts, 0(0). <https://doi.org/10.1111/1750-3841.13687>


## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Prosedur Kerja


Kelompok 1, 2, dan 3




## Kelompok 4 &amp; 11




Kelompok 5, 6, dan 7



Kelompok 8, 9, & 10



## Pengujian Karakteristik Gelatin



## Lampiran 2. Perhitungan

### 1. Perhitungan Rendamen

Rendamen yang diperoleh dari kelompok 1

Berat Sisik = 250 g

Berat Gelatin = 7,0262 g

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100 \%$$

$$= \frac{7,0262 \text{ g}}{250 \text{ g}} \times 100 \%$$

$$= 0,0281048 \times 100 \%$$

$$= 2,81 \%$$

### 2. Perhitungan Bobot Jenis

Bobot jenis untuk gelatin kelompok 1

Bobot piknometer kosong (a) : 23,6715 g

Bobot piknometer + Zat (b) : 48,5596 g



Volume Piknometer : 25 ml

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &= \frac{b-a}{v} \\ &= \frac{48,5596 - 23,6715}{25} = 0,9955 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

### 3. Perhitungan Viskositas

Viskositas gelatin kelompok 1

$$\eta \text{ sampel} = \dots\dots?$$

$$\eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/ml}$$

$$\rho \text{ sampel} = 0,9955 \text{ g/ml}$$

$$t \text{ air} = 0,87 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 4,53 \text{ det}$$

$$T = 27^\circ \text{C}$$

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9955 \times 4,53 \times 1,0016}{1 \times 0,87} = 5,1917 \text{ cP}$$

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R

### Lampiran 3. Tabel

Tabel 6. Perhitungan Viskositas

Kelompok	Bobot Jenis (g/ml)	Waktu alir (s) Sampel	Viskositas (cP)	Rata - rata
1	0,9955	04,50	5,1573	5,2337
		04,67	5,3522	
		04,53	5,1917	
2	0,9886	04,70	5,3492	5,4288
		04,66	5,3037	
		04,95	5,6337	
3	0,9934	04,71	5,3866	5,3256
		04,68	5,3523	
		04,58	5,2379	
4	0,9932	03,50	4,0020	3,9448
		03,44	3,9334	
		03,41	3,8991	
5	0,9910	01,59	1,8140	1,6923
		01,42	1,6200	
		01,44	1,6429	
6	0,9966	02,76	3,1666	3,1628
		02,77	3,1781	
		02,74	3,1437	
7	0,9913	01,75	1,9971	2,0085
		01,83	2,0884	
		01,70	1,9401	
8	0,9991	01,09	1,2537	1,4109
		01,20	1,3802	
		01,39	1,5988	
9	0,9972	02,99	3,4326	2,9733
		02,41	2,7667	
		02,37	2,7208	
10	0,9978	02,17	2,4927	2,4199
		02,22	2,5501	
		01,93	2,2170	
11	0,9963	04,08	4,6797	4,6759
		04,08	4,6797	
		04,07	4,6683	

Tabel 7. Statistik Uji Anova Asam

Hasil					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	47,525	7	6,789	841,512	,000
Within Groups	,129	16	,008		
Total	47,654	23			

Tabel 8. Statistik Uji Anova Basa

Hasil					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	3,766	2	1,883	26,572	,001
Within Groups	,442	6	,074		
Total	4,208	8			

Tabel 9. Statistik Uji BNT Basa

Hasil LSD						
(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
8	9	-1,562467	,2215544	,000	-2,104591	-1,020342
	10	-1,009033	,2215544	,004	-1,551168	-,468909
9	8	1,562467	,2215544	,000	1,020342	2,104591
	10	,553433	,2215544	,047	0,11309	1,095558
10	8	1,009033	,2215544	,004	468909	1,551168
	9	-,553433	,2215544	,047	-1,095558	-,011309

Based on observed means.  
The error term is Mean Square(Error) = ,074.  
\* The mean difference is significant at the 0,05 level.

Keterangan :

Perlakuan 8 = kelompok 8 basa 0,01 N

Perlakuan 9 = kelompok 9 basa 0,1 N

Perlakuan 10 = kelompok 10 basa 1 N

Tabel 10. Statistik Uji BNT Asam

Hasil LSD

(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-,195133*	,0733394	,017	-,350606	-,039661
	3	-,091867	,0733394	,228	-,247339	,063606
	4	1,288900*	,0733394	,000	1,133427	1,444373
	5	3,541433*	,0733394	,000	3,385961	3,696906
	6	2,070933*	,0733394	,000	1,915461	2,226406
	7	3,251867*	,0733394	,000	3,096394	3,407339
	11	,557833*	,0733394	,000	,402361	,713306
2	1	,195133*	,0733394	,017	,039661	,350606
	3	,103267	,0733394	,178	-,052206	,258739
	4	1,484033*	,0733394	,000	1,328561	1,639506
	5	3,736567*	,0733394	,000	3,581094	3,892039
	6	2,266067*	,0733394	,000	2,110594	2,421539
	7	3,447000*	,0733394	,000	3,291527	3,602473
	11	,752967*	,0733394	,000	,597494	,908439
3	1	,091867	,0733394	,228	-,063606	,247339
	2	-,103267	,0733394	,178	-,258739	,052206
	4	1,380767*	,0733394	,000	1,225294	1,536239
	5	3,633300*	,0733394	,000	3,477827	3,788773
	6	2,162800*	,0733394	,000	2,007327	2,318273
	7	3,343733*	,0733394	,000	3,188261	3,499206
	11	,649700*	,0733394	,000	,494227	,805173
4	1	-1,288900*	,0733394	,000	-1,444373	-1,133427
	2	-1,484033*	,0733394	,000	-1,639506	-1,328561
	3	-1,380767*	,0733394	,000	-1,536239	-1,225294
	5	2,252533*	,0733394	,000	2,097061	2,408006
	6	,782033*	,0733394	,000	,626561	,937506
	7	1,962967*	,0733394	,000	1,807494	2,118439
	11	-,731067*	,0733394	,000	-,886539	-,575594
5	1	-3,541433*	,0733394	,000	-3,696906	-3,385961
	2	-3,736567*	,0733394	,000	-3,892039	-3,581094
	3	-3,633300*	,0733394	,000	-3,788773	-3,477827
	4	-2,252533*	,0733394	,000	-2,408006	-2,097061
	6	-1,470500*	,0733394	,000	-1,625973	-1,315027
	7	-,289567*	,0733394	,001	-,445039	-,134094
	11	-2,983600*	,0733394	,000	-3,139073	-2,828127

6	1	-2,070933*	,0733394	,000	-2,226406	-1,915461
	2	-2,266067*	,0733394	,000	-2,421539	-2,110594
	3	-2,162800*	,0733394	,000	-2,318273	-2,007327
	4	-,782033*	,0733394	,000	-,937506	-,626561
	5	1,470500*	,0733394	,000	1,315027	1,625973
	7	1,180933*	,0733394	,000	1,025461	1,336406
	11	-1,513100*	,0733394	,000	-1,668573	-1,357627
7	1	-3,251867*	,0733394	,000	-3,407339	-3,096394
	2	-3,447000*	,0733394	,000	-3,602473	-3,291527
	3	-3,343733*	,0733394	,000	-3,499206	-3,188261
	4	-1,962967*	,0733394	,000	-2,118439	-1,807494
	5	,289567*	,0733394	,001	,134094	,445039
	6	-1,180933*	,0733394	,000	-1,336406	-1,025461
	11	-2,694033*	,0733394	,000	-2,849506	-2,538561
11	1	-,557833*	,0733394	,000	-,713306	-,402361
	2	-,752967*	,0733394	,000	-,908439	-,597494
	3	-,649700*	,0733394	,000	-,805173	-,494227
	4	,731067*	,0733394	,000	,575594	,886539
	5	2,983600*	,0733394	,000	2,828127	3,139073
	6	1,513100*	,0733394	,000	1,357627	1,668573
	7	2,694033*	,0733394	,000	2,538561	2,849506

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,008.

\*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

Keterangan :

Perlakuan 1 = kelompok 1 asam 0,01 N

Perlakuan 2 = kelompok 2 asam 0,1 N

Perlakuan 3 = kelompok 3 asam 1 N

Perlakuan 4 = kelompok 4 asam 1N tanpa penetralan

Perlakuan 5 = kelompok 5 Sonikator

Perlakuan 6 = kelompok 6 microwave

Perlakuan 7 = kelompok 7 autoklaf

Perlakuan 11 = kelompok 11 Freeze Dry



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

**Lampiran 4. Gambar**

(a)

Gambar 5. Proses Pemanasan saat degreasing



(b)

Gambar 6. Sisik ikan setelah degreasing



(a)

Gambar 7. Penimbangan sampel sisik ikan bandeng



(b)

Gambar 8. Proses Penghalusan sampel





(a)

Gambar 9. Proses Demineralisasi Asam Asetat



(b)

Gambar 10. Proses Demineralisasi NaOH



(a) Kertas pH Univerasl (b) Ossein  
Gambar 11. Proses Penetralsn Ossein



(a)

Gambar 12. Proses Penyaringan



(a)

Gambar 13. Ekstraksi Waterbath



(b)

Gambar 14. Ekstraksi Autoklaf



(a)

Gambar 15. Ekstraksi Sonikator



(b)

Gambar 16. Ekstraksi Microwave



(a)

Gambar 17. Proses Pengeringan



(b) Piktometer

Gambar 18. Pengukuran Bobot Jenis



(a)

Gambar 19. Pengukuran Viskositas



(b)

Gambar 20. Microwave



(a)  
Gambar 21. Autoklaf



(b)  
Gambar 22. Oven



(c)  
Gambar 23. Freeze Dry



(a)  
Gambar 24. Berat Gelatin Sisik Ikan  
Kelompok 1



(b)  
Gambar 25. Sisik Ikan Bandeng  
Kelompok 1



Gambar 26. Berat Gelatin Sisik Ikan  
Kelompok 2



Gambar 27. Gelatin Sisik Ikan  
Kelompok 2




Gambar 28. Berat Gelatin Sisik Ikan Bandeng kelompok 3



Gambar 29. Gelatin Sisik ikan kelompok 3



Gambar 30. Berat Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 4



Gambar 31. Gelatin sisik ikan kelompok 4



(a)

Gambar 32. Berat gelatin sisik ikan bandeng kelompok 5



(b)

Gambar 33. Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 5



(a)

Gambar 34. Berat gelatin sisik ikan bandeng kelompok 6



(b)

Gambar 35. Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 6



(a)

Gambar 36. Berat Gelatin sisik ikan kelompok 7



(b)

Gambar 37. Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 7



(a)

Gambar 38. Berat Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 8



(b)

Gambar 39. Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 8



(a)

Gambar 40. Berat gelatin sisik ikan bandeng kelompok 9



(b)

Gambar 41. Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 9



(a)

Gambar 42. Berat gelatin sisik ikan bandeng kelompok 10



(b)

Gambar 43. Gelatin sisik ikan bandeng kelompok 10



(a)

Gambar 44. Berat gelatin sisik ikan bandeng kelompok 11



(b)

Gambar 45. Berat gelatin sisik ikan bandeng kelompok 11





(a)

Gambar 46. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 1



(b)

Gambar 47. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 2



(a)

Gambar 48. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 3



(b)

Gambar 49. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 4



(a)

Gambar 50. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 5



(b)

Gambar 51. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 6



(a)

Gambar 52. Pengukuran pH sisik ikan bandeng kelompok 7



(b)

Gambar 53. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 8



(a)

Gambar 54. Pengukuran pH sisik ikan bandeng kelompok 9



(b)

Gambar 55. Pengukuran gelatin sisik ikan bandeng kelompok 10



(c)

Gambar 56. Pengukuran pH gelatin sisik ikan bandeng kelompok 11





### RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap mahasiswa Siti Qurrataayun, akrab dipanggil dengan sebutan ayyun, lahir di desa Tande, kabupaten Majene, provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 28 Mei 1996, berasal dari Majene Sulawesi Barat, Anak pertama dari pasangan Bapak Muh.Isra dan Ibu Hikmawati, dan memiliki seorang adik perempuan bernama Siti Zahratul Aini yang sedang bersekolah di SMA PPM Al-Ikhlash. Riwayat Pendidikan SD 051 Inp Lampoko, dan melanjutkan sekolah di SMP Al-Ikhlash, SMA AL-Ikhlash, selama 6 tahun menempuh pendidikan di Ponpes Al-ikhlas terbiasa tinggal di Asrama dengan teman-teman yang berasal dari daerah berbeda, kemudian melanjutkan pendidikan Strata satu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Berprinsip “Esok tergantung bagaimana hidup hari ini”, Sejak SMP aktif di organisasi Pramuka, saat ini aktif di organisasi ikatan alumni sekolah. Memiliki harapan dapat menjadi seorang farmasis yang berguna, dan menjadi pribadi yang senantiasa menghargai orang lain.