

**PEMBUATAN DAN PENGUJIAN KUAT TEKAN BATAKO
DENGANPENAMBAHAN LIMBAH TULANG IKAN**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

SYAIFUDDIN

60400114030

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaifuddin

Nim : 60400114030

Tempat/tanggal lahir : Pannujuang/08 September 1996

Jurusan : Fisika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Alamat : Bajeng Barat, Gowa

Judul : Pembuatan dan Pengujian Kuat Tekan Batako dengan
Penambahan Limbah Tulang Ikan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata, 17 November 2018

Penyusun



Syaifuddin

Nim: 60400114030

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pembuatan dan Pengujian Kuat Tekan Batako dengan Penambahan Limbah Tulang Ikan"** yang disusun oleh Syaifuddin, Nim: 60400114030, mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 17 November 2018 M yang bertepatan dengan 8 Rabiul Awwal 1440 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 17 November 2018 M
8 Rabiul Awwal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hernawati, S.Pd., M.PFis.	(.....)
Munaqisy 1	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy 2	: Dr. Sohrab, M.Ag.	(.....)
Pembimbing 1	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Pembimbing 2	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP: 19691205 199303 1 001

Kata Pengantar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terbatas sehingga penulis masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pembuatan dan Pengujian Uji Kuat Tekan Batako dengan Penambahan Limbah Tulang Ikan”. Shalawat dan salam taklupa pula penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, nabi yang diturunkan ke muka Bumi ini sebagai *Uswatun Hasanah*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Penulis menyampaikan terimah kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak Zainuddin dan Ibu Saturi) yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D dan Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si selaku pembimbing I dan pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis

agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik dan dapat selesai dengan cepat dan tepat.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015 - 2020
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai pembimbing I yang selama ini memberikan kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai pembimbing II yang selama ini memberikan kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak **Iswadi, S.Pd., M.Si.** dan Ibu **Dr. Sohrah, M.Ag.** selaku penguji I dan penguji II yang senantiasa memberikan masukan kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. Kepada sahabat-sahabat INERSIA angkatan 2014 yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan kepada kakak-kakak angkatan 2011,2012,2013, adik-adik 2015, 2016 dan 2017 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.
8. Kepada pengurus DEMA Fakultas Sains dan Teknologi Periode 2018 yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan atas segala saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan penelitian ini kedepannya. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Amin YaRobbal ,alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

UNIVERSITAS ISLAM SAMATA-Gowa, 17 November 2018
Penulis,

SYAIFUDDIN
NIM.60400114030


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR SYMBOL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Ruang Lingkup	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Batako	7
B. Bahan Penyusun Batako	14
C. Kualitas Batako	22
D. Proses Pembuatan Batako	25
E. Jenis dan Ukuran Batako	26

F. Tulang Ikan	30
G. Kalsium	33
H. Fosfor	35
I. X-Ray Diffraction (XRD)	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Alat dan Bahan	43
B. Prosedur Kerja	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58-59
RIWAYAT HIDUP	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	L1-L32
Lampiran I : Data hasil pengukuran Uji Kuat Tekan Batako	L1
Lampiran II : Dokumentasi Foto Penelitian	L7
Lampiran III : Karakterisasi XRD	L17
Lampiran IV : Persuratan Melakukan Penelitian	L22
Lampiran V : Surat Keputusan Pembimbing	L27


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Syarat-syarat Fisis Bata Beton/Batako</i>	22
Tabel 2.2 Kandungan unsur mineral pada tulang	32
Tabel 3.1 Perbandingan campuran bahan	44
Tabel 3.2 Hasil pengujian kuat tekan batako pada komposisi bervariasi	45
Tabel 4.1 Kandungan Tulang Ikan	48
Tabel 4.2 hasil uji kuat tekan batako	49
Tabel 4.2 hasil uji kuat tekan batako	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Batako	8
<i>Gambar 2.2 Pasir</i>	<i>15</i>
Gambar 2.3 semen	18
Gambar 2.4 Skema pengujian kuat tekan batako	24
Gambar 2.5 Jenis dan Ukuran	27
Gambar 2.6 Sampah Tulang Ikan	31
Gambar 2.6 <i>X-Ray Diffraction (XRD)</i>	40
Gambar 4.1 Model pembuatan batako	48




DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Pengaruh penambahan serbuk tulang ikan dengan variasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batako	51
--	----



DAFTAR SYMBOL

f'_c	Kuat tekan batako (kg/cm^2)	24
P	Beban tekan maksimal (kg)	24
L	Luas bidang tekan (cm^2)	24
D	Ukuran partikel.....	40
B	Lebar setengah puncak maksium.....	40
λ	Panjang gelombang sinar X	40
θ	Sudut Bragg pada puncak difraksi.....	40



ABSTRAK

Nama : Syaifuddin
Nim : 60400114030

**Judul Skripsi : PEMBUATAN DAN PENGUJIAN KUAT TEKAN BATAKO
DENGAN PENAMBAHAN TULANG IKAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral yang terkandung dari tulang ikan menggunakan *X-Ray Diffraction* (XRD) dan untuk mengetahui nilai komposisi penambahan limbah tulang ikan pada batako yang menghasilkan kuat tekan yang sesuai dengan nilai standar. Penelitian ini menggunakan sampel uji berbentuk balok dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 10 cm dan tinggi 15 cm dengan komposisi serbuk tulang ikan bervariasi 10 %, 15 %, 20 %, 25 % dan 30 %. Pembuatan batako dengan campuran pasir, semen, air dan serbuk tulang ikan. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh masing-masing uji parameternya yaitu analisis kandungan mineral tulang ikan menggunakan XRD diperoleh hasil kandungan tulang ikan mengandung batu kapur (CaO) sebanyak 65 %, seng (ZnO) 11 %, Besi (Fe₂O₃) 22%, dan Cu₄O₃ 2%. Sedangkan nilai uji kuat tekan yang diperoleh masing – masing parameternya pada komposisi 10 % sampai 15 % didapatkan nilai kuat tekan 25.21 Kg/cm² dan 40.16 Kg/cm² (sesuai dengan dengan standar *SNI 3-0349-1989* kategori kelas IV dan kelas III tingkat mutu bata beton pejal).

Kata kunci: *batako, kuat tekan, tulang ikan*

ABSTRAK

Name : Syaifuddin
Nim : 60400114030
Title : MAKING AND TESTING STRONG BATAKO PRESSURE WITH ADDITIONAL FISH BONE

This study aims to determine the minerals contained in fish bones using X-Ray Diffraction (XRD) and to find out the values that are relevant to standard values. This study used a test sample in the form of a beam with a length of 30 cm, a width of 10 cm and a height of 15 cm with the composition of fish bone powder varied from 10%, 15%, 20%, 25% and 30%. Make batako with a mix of sand, semen, air and fish bone powder. Based on the results of testing each parameter parameter, analysis of fish mineral minerals using XRD. The yield of fish oil (CaO) content is 65%, zinc (ZnO) 11%, Iron (Fe₂O₃) 22%, and Cu₄O₃ 2%. While the average value for each parameter in the composition of 10% to 15% is obtained by the compressive strength of 25.21 Kg / cm² and 40.16 Kg / cm² (according to the SNI 3-0349-1989 standard class category IV and class III level of solid concrete brick).

Keywords: *brick, compressive strength, fish bone*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan yang memiliki wilayah lautan lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan yang perbandingan luasnya kurang lebih 70% dari daratan. Tentunya produksi ikan juga melimpah ruah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Indonesia mengestimasi total produksi perikanan tangkap pada tahun 2017 mencapai 7,67 juta ton. Angka itu meningkat dibanding total produksi perikanan pada 2016 yang sebesar 6,54 juta ton. Namun, keberadaan tulang ikan terhadap sebuah tubuh ikan itu sendiri mencapai 12,4 persen.

Tulang ikan selama ini hanya menjadi sampah, ternyata mampu memenuhi kebutuhan asupan kalsium bagi manusia. Menurut Trilaksani, *dkk* (2006) tulang ikan merupakan salah satu bentuk limbah dari industri pengolahan ikan yang memiliki kandungan kalsium terbanyak diantara bagian tubuh ikan, karena unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium, fosfor dan karbonat.

Tetapi, potensi besar yang dimiliki Indonesia tersebut nampaknya belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama dalam pemanfaatan limbah tulang ikan yang dihasilkan para nelayan setiap harinya. Biasanya, masyarakat lebih sering memanfaatkan daging ikan dari pada bagian-bagian tubuh ikan yang lain, misalnya tulang ikan. Padahal manusia sendiri bersaksi bahwa Allah SWT tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, sebagaimana diterangkan QS Al-Imran/3:191.

لَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Terjemahannya

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (QS. Ali 'Imran/3:191).

Ayat diatas menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang berakal, yaitu orang yang senantiasa mengingat Allah. Mereka mau memikirkan tentang kejadian langit dan bumi beserta rahasia-rahasia dan manfaat yang terkandung didalamnya yang menunjukkan pada ilmu yang sempurna, hikmah yang tinggi dan kemampuan yang utuh. Orang mukmin yang mau menggunakan akal pikiranya, selalu menghadap Allah Swt dengan doa dan ibtihal semacam ini. Tuhan kami, tidak sekali-kali Engkau menciptakan alam yang diatas dan yang di bumi yang kami saksikan tanpa arti, dan Engkau tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari segala yang tidak berarti dan sia-sia. Semua ciptaan Allah tidak sia-sia semua bermanfaat bagi kehidupan manusia. Berdasarkan penjelasan ayat tersebut maka dilakukan pemanfaatan tulang ikan.

Tulang ikan merupakan salah satu limbah dari industri perikanan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Tulang ikan terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik (mineral). Berdasarkan dari sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh Riyanto 2013 (dalam Muliati 2016), tulang ikan mengandung 60% - 70% mineral, dengan komponen penyusun berupa 30% protein kolagen dan

tulang ikan didominasi senyawa kalsium sebanyak 135-233 gram dan fosfor 81-113 gram serta sedikit kandungan Mg, Fe, Zn, dan Cu.

Tulang ikan mengandung mineral yang tinggi, mineral tersebut merupakan salah satu zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia salah satunya adalah kalsium. Banyaknya kadar kalsium pada tulang ikan maka salah satunya dapat dimanfaatkan menjadi bahan campuran pembuatan batako untuk mengurangi pemakaian semen.

Bahan dasar penyusun semen terdiri dari bahan-bahan yang terutama mengandung batu kapur, silika dan oksida besi, maka bahan-bahan itu menjadi unsur-unsur pokok semen. Dimana batu kapur atau gamping merupakan batuan fosfat. Batuan ini sendiri terbentuk dari mineral kalsium karbonat atau CaCO_3 . Dalam industri bangunan atau pertukangan batu kapur sering digunakan sebagai bahan pembuatan semen abu atau biasa dinamakan Portland.

Berbagai macam inovasi atau alternatif campuran batako sudah pernah dilakukan sebuah penelitian untuk mendapatkan mutu batako yang baik. Batako merupakan suatu jenis unsur bangunan berbentuk bata yang dibuat dari bahan utama semenportland, air dan agregat yang dipergunakan untuk pasangan dinding (Departemen Pekerjaan Umum, SNI 03-0349-1989).

Henok Siagian (2011) dari Universitas Negeri Medan meneliti tentang Pengujian sifat mekanik batako yang dicampur abu terbang dimana hasil penelitiannya, pada campuran bahan batako sebanyak 5%, 10%, dan 15% dari berat semen menghasilkan kekuatan tekan rata-rata sebesar 20.76 MPa, 26.00 MPa dan 22.40 MPa. Peneliti lain Hartanto (2014) dari Universitas

Muhammadiyah Surakarta meneliti tentang batako dari pecahan tempurung kelapa, dari penelitian tersebut telah disimpulkan pengujian kuat tekan batako kuat tekan maksimum terjadi pada penambahan pecahan tempurung kelapa sebesar 1% dengan menghasilkan nilai kuat tekan batako rata-rata sebesar 7.168 MPa.

Dari uraian diatas maka peneliti ingin membuat batako dan menganalisis kuat tekan batako dengan menggunakan limbah tulang ikan. Diharapkan batako yang dicampur dengan limbah tulang ikan mempunyai kuat tekan lebih baik dari batako biasa dan juga memiliki kualitas yang baik, tahan lama dan ekonomis.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kandungan mineral yang terkandung dari tulang ikan menggunakan *X-Ray Diffraction* (XRD)?
2. Seberapa besar nilai komposisi penambahan limbah tulang ikan pada batako yang menghasilkan kuat tekan yang sesuai dengan nilai SNI?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kandungan mineral yang terkandung dari tulang ikan menggunakan *X-Ray Diffraction* (XRD).
2. Untuk mengetahui nilai komposisi penambahan limbah tulang ikan pada batako yang menghasilkan kuat tekan yang sesuai dengan nilai standar.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini begitu penting karena dapat menghasilkan informasi yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan bahan bangunan pengaruh limbah tulang ikan terhadap kuat tekan batako.
- b. Memberikan informasi untuk memanfaatkan limbah tulang ikan sebagai alternatif bahan bangunan.
- c. Memberikan informasi untuk mengurangi efek kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah tulang ikan yang merupakan limbah pabrik atau limbah rumah tangga yang sampai sekarang belum dimanfaatkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi tentang limbah tulang ikan sebagai bahan campuran pembuatan batako.
- b. Dengan diadakan penelitian ini diharapkan mendapatkan formula yang tepat, sehingga mendapatkan batako yang ringan dengan kuat tekan maksimal.

1.5 Ruang lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah serta agar masalah yang dikaji dalam penelitian ini menjadi terarah dan tidak melebar terlalu jauh maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penambahan agregat berasal dari limbah tulang ikan sebagai komposisi bahwa bahan utama dari penggantian semen.

2. variasi penambahan tulang ikan yang digunakan yaitu: 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%.
3. Ukuran batako yang digunakan yaitu: 30 cm x 15 cm x 10 cm.
4. Pengujian kuat tekan batako menggunakan alat *Forney* di laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Batako

Batako, pada dasarnya sama dengan paving block, penggunaannya sebagai penyusun dinding membuat produk batako mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda dari paving block. Dinding difungsikan sebagai penahan gaya horisontal baik gaya akibat angin maupun gempa. Untuk itu pada struktur bangunan tahan gempa, dinding tidak diperbolehkan mengalami perubahan bentuk. Apabila dinding tidak mampu menahan gaya lateral, maka akan terjadi pergeseran yang akan mengakibatkan gangguan pada balok maupun kolom. Gangguan ini kemudian bisa berakibat pada kegagalan struktur jika balok maupun kolom pada bangunan berkualitas jelek. Batako kait (Interlock block) adalah material penyusun dinding yang mempunyai pengait untuk mengunci pergerakan akibat gaya. Interlock block merupakan pengembangan dari batako dengan menambahkan lips pada sisi-sisi tertentu sebagai pengunci (Anonim).

Makin berkembangnya pembuatan batako atau bataton saat ini bisa dilihat dari produk-produk bata di pasaran yang sudah menggunakan sistem interlock. Dengan sistem interlock pemasangan bata lebih cepat, akurat dan presisi. Sementara bata beton dari segi harga memang lebih mahal dari bata merah biasa. Keunggulan jenis bata ini yaitu ukuran dan kualitasnya lebih terjamin karena produksi pabrik. Ukurannya pun cenderung lebih besar dari bata merah, sehingga jumlah penggunaan per meter persegi lebih sedikit. Diharapkan dengan modifikasi bentuk batako atau bata beton dengan sistem interlock dapat mengurangi kerusakan pada dinding akibat gempa. Runtuhnya dinding akibat

tidak mempunya menahan beban tidak jarang menambah korban tertimpa reruntuhan pasangan dinding pada saat gempa terjadi. Pada prinsip bangunan tahan gempa adalah membuat bangunan menjadi sangat kaku. Bangunan yang kaku akan membentuk suatu bangunan yang solid, sehingga pada saat gaya-gaya dikenakan pada tiap bidang bangunan tidak terjadi perubahan bentuk yang besar (Anonim).



Gambar 2.1 Batako

Sumber: (<https://carasmart.com/membuat-batako/>)

Batako terdiri dari dua jenis, yaitu batako jenis berlubang (hallow) dan batako yang padat (solid). Dari hasil pengetasan terlihat bahwa batako yang jenis solid lebih padat dan mempunyai kekuatan yang lebih baik. Batako berlubang mempunyai luas penampang lubang dan isi lubang masing-masing tidak melebihi 5% dari seluruh luas permukaannya. Berdasarkan bahan pembuatannya batako dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis, yaitu :

1. Batako putih (tras)

Batako putih dibuat dari campuran tras, batu kapur, dan air. Campuran tersebut dicetak. Tras merupakan jenis tanah berwarna putih/putih kecoklatan yang berasal dari pelapukan batu-batu gunung berapi. warnanya ada yang putih dan ada juga yang putih kecoklatan. Umumnya memiliki ukuran panjang 25-3-cm, tebal 8-10 cm, dan tinggi 14-18 cm.

2. Batako semen/ batako press

Batako press dibuat dari campuran semen dan pasir atau abu batu. Ada yang dibuat secara manual (menggunakan tangan), ada juga yang menggunakan mesin. Perbedaannya dapat dilihat pada kepadatan permukaan batakonya. Umumnya memiliki ukuran panjang 36 - 40 cm, tebal 8 -10 cm, dan tinggi 18 - 20 cm.

3. Bata ringan

Bata ringan dibuat dari bahan baku pasir kuarsa, kapur, semen, dan bahan lain yang dikategorikan sebagai bahan-bahan untuk beton ringan. Berat jenis sebesar 1850 kg/m^3 dapat dianggap sebagai batasan atas dari beton ringan yang sebenarnya, meskipun nilai ini kadang-kadang melebihi (Murdock, L., 1991). Dimensinya yang lebih besar dari bata konvensional yaitu 60 cm x 20 cm dengan ketebalan 7 hingga 10 cm menjadikan pekerjaan dinding lebih cepat selesai dibandingkan bata konvensional (Susanta, G., 2007).

Batako diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu batako normal dan batako ringan. Batako normal tergolong batako yang memiliki densitas sekitar $2200\text{-}2400 \text{ kg/m}^3$ dan kekuatannya tergantung komposisi campuran

beton (mix design). Sedangkan untuk beton ringan adalah suatu batako yang memiliki densitas $<1800 \text{ kg/m}^3$, begitu juga kekuatannya biasanya disesuaikan pada penggunaan dan pencampuran bahan bakunya (mix design). Jenis batako ringan ada dua golongan yaitu: batako ringan berpori (aerated concrete) dan batako ringan non aerated (Wisnu wijanarko. 2008).

Batako ringan berpori adalah beton yang dibuat sehingga strukturnya banyak terdapat pori-pori, beton semacam ini diproduksi dengan bahan batu dari campuran semen, pasir, gypsum, CaCO_3 dan katalis aluminium. Dengan adanya katalis Al selama menjadi reaksi hidrasi semen akan menimbulkan panas sehingga timbul gelembung-gelembung yang menghasilkan gas yang menghasilkan pori-pori yang membuat batako semakin ringan. Berbeda dengan batako non aerated, pada beton ini akan menjadi ringan dalam pembuatannya ditambahkan agregat ringan. Banyak kemungkinan agregat ringan yang digunakan antara lain batu apung (pumice), perlit, serat sintesis, slag baja dan lain-lain. Pembuatan batako ringan berpori tentunya jauh lebih mahal karena menggunakan bahan-bahan kimia tambahan dan mekanisme pengontrolan reaksi cukup sulit.

Berdasarkan PUI 1982, sesuai dengan pemakaiannya batako diklasifikasikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Batako dengan mutu A1, adalah batako yang digunakan untuk konstruksi yang tidak memikul beban, dinding penyekat serta konstruksi lainnya yang selalu terlindungi dari cuaca luar.

2. Batako dengan mutu A2, adalah batako yang hanya digunakan untuk hal-hal seperti dalam jenis A1, tetapi hanya permukaan konstruksi dari batako tersebut boleh tidak diplester.
3. Batako dengan mutu B1, adalah batako yang digunakan untuk konstruksi yang memikul beban, tetapi penggunaannya hanya untuk konstruksi yang terlindungi dari cuaca luar (untuk konstruksi di bawah atap).
4. Batako dengan mutu B2, adalah batako untuk konstruksi yang memikul beban dan dapat digunakan untuk konstruksi yang tidak terlindungi (Darmono, 2009).

Batako terbuat dari campuran agregat halus (pasir), Portland Cement (PC), dan air dengan perbandingan 7 pasir : 1 semen yang dicetak dengan bekisting khusus pencetak batako. Menurut Agus DD (<http://jakartacity.olx.co.id/pandu-bintang-selaras-iid-16281337>), dewasa ini penggunaan batako sebagai bahan pembuat dinding lebih dipilih mengingat batako mempunyai kelebihan dibanding bahan bangunan lain antara lain sebagai berikut :

1. Praktis: mudah pemasangannya dan sangat cepat. Perbandingan dengan bata merah 1:4. Batako padat memiliki 2 ukuran yaitu "satuan utuh" dan "tengahan". Dengan adanya ukuran menengah tersebut, pekerja/tukang tidak perlu memotong batako satuan sendiri. Selain memakan waktu kerja, juga dapat mempengaruhi kerapian bangunan nantinya. Batako juga memiliki 2 jenis, khusus untuk pondasi (merah) dan khusus untuk dinding (kuning).
2. Cepat: karena mudah pemasangannya, otomatis cepat waktu dalam pengerjaannya. Penghematan waktu artinya penghematan biaya untuk

ongkos tukang. Dengan batako tersebut bangunan dapat langsung diaci, tanpa pemlesteran terlebih dahulu. Sehingga kita tidak perlu kehilangan pasir dan semen lebih banyak. Dapat dibayangkan berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan. Kita sudah mendapatkan suatu bangunan dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Kuat: adukan dengan komposisi yang tepat dengan bahan yang baik, menjadi jaminan kualitas. Bahan: pasir putih, semen dan puing ditambah pengeras, semua dengan variasi dan komposisi yang tepat. Komposisi penggunaan semen pada batako padat merah (khusus pondasi) tidak sama dengan batako padat kuning (khusus dinding), karena kita sesuaikan dengan fungsinya. Kekuatan batako juga disebabkan oleh bentuknya, yang dicetak sedemikian rupa sehingga memiliki daya ikat yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. Batako memiliki cekungan disekelilingnya, yang menghasilkan ikatan/cengkeram sangat kuat.
4. Ekonomis: menyangkut harga dibandingkan dengan kualitas bangunan. Dinding 1 m x 1 m menggunakan 19 batako, tanpa kita harus kehilangan biaya lebih utk membeli pasir, semen dan ongkos tukang lebih banyak, 1 m³ dapat digunakan untuk membangun dinding menjadi 11 m². Penggunaan adukan dapat lebih hemat, tanpa ada adukan yang harus banyak terbuang karena jatuh ke tanah (pemplesteran). Karena bentuk dan ukuran tetap, perkiraan jumlah penggunaan batako dapat lebih mudah diprediksi / perkiraan. Sehingga resiko kelebihan pembelian batako dapat ditekan.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an QS. Al-Hijr/15:82.

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾

Terjemahnya:

“dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman” (Kementerian Agama, 2013: 266).

Penduduk-penduduk kota al-Hijr adalah orang-orang dari suku Tsamud yang telah mendustakan Nabi Saleh as., dan karena orang yang mendustakan seorang Rasul, maka dengan sendirinya ia mendustakan seorang Rasul, maka dengan sendirinya ia mendustakan semua Rasul yang diutus oleh Allah, karena itu maka dalam ayat ini digunakan kata jaak “mursalin” yang berarti pesuruh-pesuruh Allah semuanya (Ibnu Katsir, 2003: 530).

Orang-orang dari suku Tsamud itu, menurut firman Allah, hidup dalam keadaan aman, sentosa dan serba kecukupan, mendiami rumah-rumah yang dipahat dari gunung-gunung batu. Akan tetapi mereka tidak pandai mensyukuri nikmat Allah dan digantikannya dengan kebinasaan dan kesengsaraan sebagai akibat perbuatan mereka mendustakan nabi Saleh utusan Allah dan menentang perintahnya dengan membunuh unta betina itu (Ibnu Katsir, 2003: 530).

Kata (تَحْنِيُونَ) yang biasa diterjemahkan mamahat dari segi bahasa bermakna memotong batu atau kayu dari pinggir atau melubangnya ditengahnya. Sementara ulama memahami kata ini dalam arti memotong batu-batu gunung untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan bangunan, baik rumah tempat tinggal maupun benteng-benteng. Ada juga memahaminya

dalam arti menjadikan sebagai gunung-gunung yang terdapat di wilayah mereka sebagai rumah-rumah tempat tinggal (gua-gua) setelah memotong dan atau melubanginya sehingga ruangan-ruangan tanpa harus membangun fondasi dan dinding-dinding (Tafsir al-Misbah, 2009: 498).

Pada ayat di atas menjelaskan bahwa orang terdahulu membuat tempat tinggal dari bahan batu-batu gunung yang mereka pahat untuk dijadikan sebagai bahan bangunan dalam membuat rumahnya. Akan tetapi, dizaman sekarang berkat kemajuan ilmu sains banyak ditemukan bahan-bahan dari alam yang sudah tidak digunakan (sampah), digunakan dalam campuran bahan bangunan untuk material bangunan.

2.2 Bahan Penyusun Batako

Dalam pembuatan batako pada umumnya adalah pasir, semen, dan air atau tanpa bahan tambahan. Berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang bahan-bahan penyusun batako.

- 1) Pasir adalah bahan butiran batuan halus yang berukuran 0,14-5 mm, didapat dari hasil disintegrasi batuan alam (natural sand) atau dengan memecah (artificial sand). Pasir diperoleh biasanya dari penggalian di dasar sungai, pasir cocok digunakan untuk pembuatan bata konstruksi. Pasir terbentuk ketika batu-batu dibawa arus sungai dari sumber air ke muara sungai. Pasir dan kerikil dapat juga digali dari laut asalkan pengotoran serta garam-garamnya (klorida) dibersihkan dan kulit kerang disisihkan (Rahman, 2016). Agregat halus (pasir) terdiri dari butiran sebesar 0,14-5 mm, didapat dari hasil disintegrasi batuan alam (natural sand) atau dapat juga dengan memecahnya (

artificial sand), tergantung dari kondisi pembentukan tempat yang terjadinya. Pasir alam dapat dibedakan atas : pasir galian, pasir sungai, pasir laut, pasir done yaitu bukit-bukit pasir yang dibawa ketepi pantai. Pasir merupakan bahan pengisi yang digunakan dengan semen untuk membuat adukan. Selain itu juga pasir berpengaruh terhadap sifat tahan susut, keretakan dan kekerasan pada batako atau produk bahan bangunan campuran semen lainnya.



Gambar 2.2 Pasir

Sumber: (sumberpasir.com)

Menurut Persyaratan Bangunan Indonesia (1982: 23) agregat halus sebagai campuran untuk pembuatan beton bertulang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pasir harus terdiri dari butir-butir kasar, tajam dan keras.
- b) Pasir harus mempunyai kekerasan yang sama.
- c) Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5%, apabila lebih dari 5% maka agregat tersebut harus dicuci dulu sebelum

digunakan. Adapun yang dimaksud lumpur adalah bagian butir yang melewati ayakan 0,063 mm.

- d) Pasir harus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak.
- e) Pasir harus tidak mudah terpengaruh oleh perubahan cuaca.
- f) Pasir laut tidak boleh digunakan sebagai agregat untuk beton.

Pasir yang digunakan untuk pembuatan batako harus bermutu baik yaitu pasir yang bebas dari lumpur, tanah liat, zat organik, garam florida dan garam sulfat. Selain itu juga pasir harus bersifat keras, kekal dan mempunyai susunan butir (gradasi) yang baik. Sebagai bahan adukan, baik untuk spesi maupun beton, maka agregat halus harus diperiksa di lapangan. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pemeriksaan agregat halus di lapangan adalah:

1. Agregat halus terdiri dari butir-butir tajam dan keras. Butir agregat halus harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca.
2. Agregat halus tidak mengandung lumpur lebih dari 5% (ditentukan terhadap berat kering). Apabila kadar lumpur melampaui 5%, maka agregat halus harus dicuci.
3. Agregat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organik terlalu banyak, hal tersebut dapat diamati dari warna agregat halus.
4. Agregat yang berasal dari laut tidak boleh digunakan sebagai agregat halus untuk semua adukan spesi dan beton (Rahman, 2016).

Selain itu juga pasir berpengaruh terhadap sifat tahan susut, keretakan dan kekerasan pada batako atau produk bahan bangunan campuran semen

lainnya. Pasir yang digunakan untuk pembuatan batako harus bermutu baik yaitu pasir yang bebas dari lumpur, tanah liat, zat organik, garam florida dan garam sulfat. Selain itu juga pasir harus bersifat keras, kekal dan mempunyai susunan butir (gradasi) yang baik.

Selain itu untuk memperoleh pasir dengan gradasi yang baik perlu diadakan pengujian di laboratorium. Agregat halus terdiri dari butir-butir yang beranekaragam besarnya dan apabila diayak dengan susunan ayakan yang telah ditentukan dalam **SNI 03-2461-1991**, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Sisa diatas ayakan 4 mm, harus minimum 2 % dari berat total
 - b) Sisa diatas ayakan 1 mm, harus minimum 10 % dari berat total
 - c) Sisa diatas ayakan 0,22 mm, harus bekisar antara 80 % - 90 % dari berat
- 2) Potrland Cement

Potrland Cement (PC) adalah bahan yang bersifat adhesif dan kohesif digunakan sebagai bahan pengikat (Bonding Material) yang dipakai bersama batu, kerikil, pasir dan air. Semen portlan akan mengikat butir – butir agregat halus dan kasar setelah diberi air dan selanjutnya akan mengeras menjadi suatu massa yang padat. Semen porland merupakan bahan ikat yang penting dan banyak dipakai dalam pembangunan fisik. Di dunia sebenarnya terdapat berbagai macam semen, dan tiap macamnya digunakan untuk kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan sifat-sifatnya yang khusus.



Gambar 2.3 semen

Portland Cement merupakan komponen beton terpenting yang berfungsi sebagai bahan pengikatan organik dengan bantuan air yang mengeras secara hidrolik. Portland Cement harus memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam SNI 15-0302-2004. Portland Cement inilah yang dapat menyatukan agregat halus dan kasar sehingga mengeras mejadi beton. Kardiyono Tjokrodimulyo (1996:6) mengemukakan bahwa komponen – komponen bahan baku Portland Cement yang baik yaitu:

- | | |
|---|-------------|
| a. Batu kapur (CaO) | = 60 – 65 % |
| b. Pasir Silika (SiO ₂) | = 17 – 25 % |
| c. Alumina (Al ₂ O ₃) | = 3 – 8 % |
| d. Besi (Fe ₂ O ₃) | = 0,5 – 6 % |
| e. Magnesia (MgO) | = 0,5 – 4 % |
| f. Sulfur (SO ₃) | = 1 – 2 % |
| g. Soda/Potash (Na ₂ O + K ₂ O) | = 0,5 – 1 % |

Kardiyono Tjokrodimulyo (1996 : 6) menyebutkan pada dasarnya ada 4 unsur penyusun portland cement yang paling penting, keempat unsur itu adalah

- a) Trikalsium Silikat (C_3S) atau $3CaO, SiO_2$
- b) Dikalsium Silikat (C_2S) atau $2CaO, SiO_2$
- c) Trikalsium Aluminat (C_3A) atau $3CaO, Al_2O_3$
- d) Tetrakalsium Aluminoforit (C_4AF) atau $4CaO, Al_2O_3, Fe_2O_3$

Sagel et al (1994 :1) menyatakan bahwa Semen Portland adalah semen hidrolis yang terutama dari silikat – silikat kalsium yang bersifat hidraulis bersama bahan – bahan tambahan yang biasa digunakan, yaitu gypsum”. Nawy (1990 : 9) memberika pengartian cement portand (PC) adalah:

“Semen Portland dibuat dari serbuk halis kristalin yang komposisi utamanya adalah batu kapur ($CaCO_3$), Alumina ($Al_2 O_3$), Pasir Silikat ($Si_2 O_3$), dan bahan biji besi (FeO_2) dan senyawa – senyawa MgO dan SO_3 , penambahan air pada mineral ini akan menghasilkan suatu pasta yang jika mengering akan mempunyai kekuatan seperti batu”.

Apabila butiran – butiran portland cement berhubungan dengan air maka butiran tersebut akan pecah – pecah dengan sempurna sehingga menjadi hidrasi dan membentuk adukan semen. Jika adukan tersebut ditambah dengan pasir dan kerikil yang diaduk bersama akan menghasilkan adukan beton. Ismoyo (1996 : 156) mengatakan, ”Semen portand adalah sebagai bahan pengikat yang melihat dengan adanya air dan mengeras secara hidrolis”.

Dari beberapa pendapat tentang sifat semen dapat diambil pengertian bahwa semen portland adalah suatu bahan pengikat yang mempunyai sifat

adhesif dan kohesif yang memungkinkan fragmen-fragmen mineral saling melekat satu sama lain apabila dicampur dengan air dan selanjutnya mengeras membentuk massa yang padat. Semen hidrolis meliputi semen portland, semen putih dan semen alumunia. Untuk pembuatan beton digunakan semen portland dan semen portland pozzoland . Semen portland merupakan semen hidrolis yang di hasilkan dari bahan kapur dan bahan lempung yang dibakar sampai meleleh, sete lah terbentuk klinker yang kemudian dihancurkan, digerus dan ditambah dengan gips dalam jumlah yang sesuai. Sedangkan semen portland pozzoland adalah semen yang dibuat dengan menggiling bersama-sama klinker semen portland dan bahan yang mempunyai sifat pozzoland (Kardiyono, 1996: 11).

3) Air merupakan bahan dasar pembuat beton yang penting namun harganya paling murah. Dalam pembuatan beton air diperlukan untuk :

- a) Bereaksi dengan semen portland.
- b) Menjadi pelumas antara butir-butir agregat, agar dapat mudah dikerjakan (diaduk, dituang, dan dipadatkan).

Untuk bereaksi dengan semen portland, air yang diperlukan hanya sekitar 25-30% saja dari berat semen, namun dalam kenyataanya jika nilai faktor air semen (berat air dibagi berat semen) kurang dari 0,35 adukan beton akan dikerjakan, sehingga umumnya nilai faktor air semen lebih dari 0,40 (Tjokrodimulyo, 2007:51).

Air sebagai bahan bangunan sebaiknya memenuhi persyaratan sebagai berikut (Standar **SK SNI S-04-1989-F** ,Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A)

- a) Air harus bersih
- b) Tidak mengandung lumpur, minyak dan benda melayang, yang dapat dilihat secara visual. benda-benda tersuspensi ini tidak boleh lebih dari 2 gram per liter.
- c) Tidak mengandung garam-garam yang dapat larut dan dapat merusak beton (asam, zat organik dan sebagainya) lebih dari 15 gram/liter.
- d) Tidak mengandung klorida (Cl) lebih dari 0,5 gram /liter
- e) Tidak mengandung senyawa sulfat (sebagai SO_3) lebih dari 1 gram/liter.

Air harus terbebas dari zat-zat yang membahayakan beton, dimana pengaruh zat tersebut antara lain :

- a) Pengaruh adanya garam-garam mangan, timah, seng, tembaga dan timah hitam dengan jumlah cukup besar pada air adukan akan menyebabkan pengurangan kekuatan beton.
- b) Pengaruh adanya seng klorida dapat memperlambat ikatan awal beton sehingga beton belum memiliki kekuatan yang cukup dalam umur 2-3 hari.

- c) Pengaruh adanya sodium karbonat dan potasioium dapat menyebabkan ikatan awal sangat cepat dan dalam konsentrasi yang besar akan mengurangi kekuatan beton.
- d) Pengaruh air laut yang umumnya mengandung 3,5 % larutan garam, sekitar 78 persennya adalah sodium klorida dan 15 persennya adalah magnesium sulfat akan dapat mengurangi kekuatan beton sampai 20 % dan dapat memperbesar resiko terhadap korosi tulangnya.
- e) Pengaruh adanya ganggang yang mungkin terdapat dalam air atau pada permukaan butir-butir agregat, bila tercampur dalam adukan akan mengurangi rekatan antara permukaan butir agregat dan pasta.
- f) Pengaruh adanya kandungan gula yang mungkin juga terdapat dalam air. Bila kandungan itu kurang dari 0,05 persen berat air tampaknya tidak berpengaruh terhadap kekuatannya beton. Namun demikian jumlah yang lebih banyak dapat memperlambat ikatan awal dan kekuatan beton dapat berkurang.

2.3 Kualitas Batako

Berdasarkan SNI 3-0349-1989, bata beton (batako) harus memenuhi syarat-syarat fisis. Syarat-syarat fisis tersebut dapat dilihat pada table 2.1

Tabel. 2.1 Syarat-syarat Fisis Bata Beton/Batako


Syarat-syarat fisis	Satuan	Tingkat mutu bata beton pejal	Tingkat mutu bata beton lubang

		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1. Kuat Tekan Bruto rata-rata min.	Kg/cm ²	100	70	40	25	70	50	35	20
2. Kuat Tekan Bruto masing-masing benda uji.	Kg/cm ²	90	65	35	21	65	45	30	17
3. Penyerapan air rata-rata maks.	%	25	35	-	-	25	35	-	-

Sumber : Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (1982: 10-12)

Pengertian kuat tekan atau batako berlubang dianalogikan dengan kuat tekan beton. Mengacu pada pada SK SNI M-14-1989-F tentang pengujian kuat tekan beton. Yang dimaksud kuat tekan beton adalah besarnya beban persatuan luas yang menyebabkan benda uji beton hancur bila dibebani dengan gaya tekan tertentu dihasilkan oleh mesin tekan. (Dinas Pekerjaan Umum, 1989:4).

Sedangkan Tjokrodimulyo (1996: 59) menjelaskan bahwa "Dalam teori teknologi beton dijelaskan bahwa faktor-faktor yang sangat mempengaruhi kekuatan beton adalah : faktor air semen dan kepadatan, umur beton, jenis semen, jumlah semen, dan sifat agregat". Untuk meninjau hubungan antara faktor air semen dengan kuat tekan batako berlubang dapat dilihat dari rumus Duff Abrams (1919) sebagai berikut :



Gambar 2.4 Skema pengujian kuat tekan batako

$$f'_c = \frac{P}{L} \quad \text{..... Persamaan (II.I)}$$

dengan :

f'_c = kuat tekan batako (kg/cm²)

P = beban tekan maksimal (kg)

L = luas bidang tekan (cm²)

Tjokrodimulyo (1996: 60) mengatakan bahwa : "Kuat tekan batako bertambah sesuai dngan bertambahnya umur beton itu". Begitu juga untuk batako bertambahnya kuat tekan dipengaruhi umur batako yang dicapai. Kecepatan bertambahnya kuat tekan seiring dengan umur baan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor air semen dan cara perawatannya.

Untuk memperoleh kuat tekan yang tinggi maka diperlukan agregat yang sudah diuji melalui uji agregat sehingga kuat tekannya tidak lebih rendah dari pada pastinya. Tjokrodimulyo (1996: 60) menerangkan bahwa Sifat agregat yang paling berpengaruh terhadap kekuatan beton adalah kekasaran permukaan dan ukuran maksimumnya. Jumlah semen dapat menentukan kuat tekan dari batako, tetapi banyak sedikitnya jumlah semen

yang dimaksudkan untuk meningkatkan kuat tekan batako harus diperhatikan nilai faktor air semen yang dihasilkan oleh adukan beton tersebut.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan akhir adalah bahwa kuat tekan batako adalah kekuatan yang dihasilkan dari pengujian tekan oleh mesin uji tekan yang merupakan beban tekan keseluruhan pada waktu benda uji pecah dibagi dengan ukuran luas nominal batako atau besarnya beban persatuan luas.


2.4 Proses Pembuatan Batako

- 1) Proses pembuatan batako berlubang dapat dilakukan dengan bahan dan peralatan yang sederhana antara lain: pasir, semen, air, pengadukan dan alat cetak. Dicampur kemudian diaduk hingga rata dalam keadaan kering. Kemudian diaduk lagi ditambahkan air secukupnya. Untuk mengetahui kadar air dari suatu adukan ialah dengan cara membuat bola-bola dari adukan tersebut dan digenggam-genggam pada telapak tangan. Apabila bola adukan tersebut dijatuhkan dan hanya sedikit berubah bentuknya, berarti kandungan air dalam adukan terlalu banyak. Dan bila dilihat pada telapak tangan tidak berbekas air, maka kandungan air pada adukan tersebut kurang.
- 2) Campuran tersebut kemudian ditambahkan air dan diaduk menjadi adukan mortar.
- 3) Adukan mortar dituang ke dalam cetakan
- 4) Batako yang sudah jadi disimpan di tempat tertutup agar terhindar dari sinar matahari langsung dan air hujan.

2.5 Jenis dan Ukuran Batako

Supribadi (1986:58) menyatakan bahwa ukuran dan jenis batako/bata cetak bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Ukuran batako yang standar adalah sebagai berikut:

- 1) Type A Ukuran $20 \times 20 \times 40 \text{ cm}^3$ berlubang untuk tembok/dinding pemikul beban dengan tebal 20 cm
 - 2) Type B Ukuran $20 \times 20 \times 40 \text{ cm}^3$ berlubang untuk tembok/dinding tebal 20 cm sebagai penutup atap pada sudut -sudut dan pertemuan-pertemuan.
 - 3) Type C Ukuran $10 \times 20 \times 40 \text{ cm}^3$ berlubang, digunakan sebagai dinding pengisi dengan tebal 20 cm.
 - 4) Type D Ukuran $10 \times 20 \times 40 \text{ cm}^3$ berlubang, digunakan sebagai dinding pengisi/pemisah dengan tebal 20 cm.
 - 5) Type E Ukuran $10 \times 20 \times 40 \text{ cm}^3$ tidak berlubang untuk tembok-tembok setebal 10 cm, juga dipergunakan sebagai dinding pengisi atau pemikul sebagai hubungan sudut-sudut dan pertemuan. Kuat tekan yang tinggi.
- Persyaratan batako
- 6) Type F Ukuran $8 \times 20 \times 40 \text{ cm}^3$ tidak berlubang digunakan sebagai dinding pengisi dengan tebal 20 cm.



Gambar 2.5 Jenis dan Ukuran

(Sumber : Supribadi, 1986: 58)

Batako yang baik adalah yang masing- masing permukaannya rata dan saling tegak lurus serta mempunyai kuat tekan yang tinggi. Berdasarkan **SK SNI S – 04 – 1989 – F**, bata beton berlubang diklasifikasikan sesuai dengan pemakaiannya sebagai berikut:

1) Bata Beton Berlubang Mutu I

Bata beton berlubang yang digunakan untuk konstruksi yang memikul beban dan bisa digunakan pula untuk konstruksi yang tidak

terlindung (di luar atap). Bata beton berlubang mutu I harus mempunyai kuat tekan bruto rata-rata minimum 7 Mpa.

2) Bata Beton Berlubang Mutu II

Bata beton berlubang yang digunakan untuk konstruksi yang memikul beban, tetapi penggunaannya hanya untuk konstruksi yang terlindung dari cuaca luar (untuk konstruksi di bawah atap). Bata beton berlubang mutu II mempunyai kuat tekan bruto rata-rata 5 Mpa.

3) Bata Beton Berlubang Mutu III

Bata beton berlubang yang digunakan hanya untuk hal-hal seperti yang tersebut dalam mutu IV hanya permukaan dinding / konstruksi dari bata beton tersebut boleh tidak diplester. Bata beton berlubang mutu III mempunyai kuat tekan bruto rata-rata 3,5 Mpa.

4) Bata Beton Berlubang Mutu IV

Bata beton berlubang yang dipergunakan hanya untuk konstruksi yang tidak memikul beban, dinding penyekat serta konstruksi lainnya yang selalu terlindung dari hujan dan terik matahari (di bawah atap). Bata beton berlubang mutu IV mempunyai kuat tekan bruto rata-rata 2 Mpa.

Sedangkan persyaratan batako menurut PUBLI-(1982) pasal 6 antara lain adalah “permukaan batako harus mulus, berumur minimal satu bulan, pada waktu pemasangan harus sudah kering, berukuran panjang ± 400 mm, \pm lebar 200 mm, dan tebal 100-200 mm, kadar air 25-35% dari berat, dengan kuat tekan antara 2-7 N/mm²”.

Sisi-sisi batako harus mulus dan tegak lurus sama lain dan tidak mudah direpihkan dengan tangan. Sebelum dipakai dalam bangunan, maka batako minimal harus sudah berumur satu bulan dari proses pembuatannya, kadar air pada waktu pemasangan tidak lebih dari 15%.

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengurangi berat jenis beton atau membuat beton lebih ringan antara lain adalah sebagai berikut (Tjokrodimuljo, 1996).

1. Dengan membuat gelembung-gelembung gas/udara dalam adukan semen sehingga terjadi banyak pori-pori udara di dalam betonnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menambah bubuk aluminium ke dalam campuran adukan beton.
2. Dengan menggunakan agregat ringan, misalnya tanah liat bakar, batu apung atau agregat buatan sehingga beton yang dihasilkan akan lebih ringan dari pada beton biasa.
3. Dengan cara membuat beton tanpa menggunakan butir-butir agregat halus atau pasir yang disebut beton non pasir.

Secara garis besar bila diringkas pembagian penggunaan beton ringan dapat dibagi tiga yaitu (Tjokrodimuljo, 1996):

1. Untuk nonstruktur dengan berat jenis antara 240 kg/m^3 sampai 800 kg/m^3 dan kuat tekan antara 0,35 MPa sampai 7 MPa yang umumnya digunakan seperti untuk dinding pemisah atau dinding isolasi.

2. Untuk struktur ringan dengan berat jenis antara 800 kg/m^3 sampai 1400 kg/m^3 dan kuat tekan antara 7 MPa sampai 17 MPa yang umumnya digunakan seperti untuk dinding yang juga memikul beban.
3. Untuk struktur dengan berat jenis antara 1400 kg/m^3 sampai 1800 kg/m^3 dan kuat tekan lebih dari 17 MPa yang dapat digunakan sebagaimana beton normal.

2.4 Tulang Ikan

Tulang ikan merupakan salah satu bentuk limbah dari industri pengolahan ikan yang memiliki kandungan kalsium terbanyak diantara bagian tubuh ikan, karena unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium, fosfor dan karbonat (Trilaksani, 2006: 35-36).

Tulang merupakan bentuk salah satu bentuk limbah yang dihasilkan dari industri pengolahan ikan yang memiliki kandungan kalsium terbanyak dalam tubuh ikan. Dari sudut pandang pangan dan gizi, tulang ikan sangat kaya akan kalsium yang dibutuhkan manusia. Karena unsur utama dari tulang ikan adalah kalsium fosfor dan karbonat. Dengan demikian limbah tulang ikan mempunyai potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan yang kaya akan kalsium (Nabil, 2005: 2).

Tulang ikan banyak mengandung kalsium dalam bentuk kalsium fosfat sebanyak 14% dari total susunan tulang. Bentuk kompleks kalsium fosfat ini terdapat pada tulang dan dapat diserap oleh tubuh dengan baik sekitar 60-70 % (Nabil, 2005: 19).

Limbah pengolahan tuna dihasilkan pada pengolahan pengalengan, pembekuan atau pengolahan tradisional. Umumnya industri pengolahan tuna menghasilkan limbah industri yang cukup besar pada beberapa pusat pengolahan, karena tuna termasuk komoditas penting setelah udang (Ilyas dan Suparno1985).

Limbah tersebut berupa limbah padat, minyak, air sisa pemasakan dan lain-lain. Limbah tulang ikan merupakan limbah hasil pengolahan ikan yang kaya akan kandungan kalsium 36%, fosfor 17% dan magnesium 0,8%. Kandungan kalsium dalam tepung tulang ikan tuna lebih tinggi dibanding kandungan kalsium pada tepung tulang ikan lainnya yakni pada tepung tulang ikan lele 13,48%, tepung tulang ikan mandidihang 2,12%, tepung tulang ikan patin 30,95% dan pada tepung Mineral utama di dalam tulang adalah kalsium dan fosfor sedangkan mineral lain dalam jumlah yang kecil adalah natrium, magnesium dan flour (Winarno,1997).



Gambar 2.6 Sampah Tulang Ikan

Sumber: (<http://iampuuz.blogspot.com/2011/05>)

Unsur utama yang menyusun tulang ikan adalah kalsium, fosfor dan karbonat sedangkan yang terdapat dalam jumlah kecil yaitu magnesium, sodium, stronsium, sitrat, flourida, hidroksida dan sulfat (Lovell, 2002).

Tulang sebagai bagian dari kerangka manusia memiliki berbagai fungsi antara lain sebagai tempat melekatnya otot dan menyokong jaringan halus, memberikan perlindungan kepada organ-organ internal tubuh sehingga mengurangi resiko organ-organ tersebut terluka dan sebagai tempat memproduksi sel darah. Interaksi antar otot pada tulang menyebabkan tulang dapat digerakkan. Selain itu, jaringan tulang menyediakan beberapa mineral antara lain kalsium (Ca) dan fosfor (P). Ketika diperlukan tulang akan melepaskan mineral ke dalam darah sehingga tercipta keseimbangan mineral didalam tubuh (Nurmawati, 2007: 1). Kandungan unsur mineral pada tulang ikan tuna dapat dilihat pada tabel 2.2

Tabel 2.2 Kandungan unsur mineral pada tulang

Unsur	%Berat
Ca	34
P	15
Mg	0.5
Na	0.8
K	0.2
C	1.6
Cl	0.2
F	0.08

Zat sisa	447.62
Total	100

Jaringan keras tulang tersusun atas fasa-fasa anorganik dan organik, fasa anorganik utama tersusun dari kristal-kristal hidroksiapatit (HA) dan fasa organik terdiri atas kolagen. Secara kimiawi komposisi penyusun tulang pada basis berat, terdiri dari kurang lebih 69% anorganik, 22% organik dan 9% air. Fasa organik utama dari tulang adalah kolagen 90% berat (Darmayanto, 2009: 48).

2.5 Kalsium.

Kalsium adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Menurut hasil penelitian, angka kecukupan rata-rata kalsium yang dianjurkan adalah 500-800 mg/orang tiap harinya dan untuk usia menopause kira-kira 1000 mg/harinya. Tubuh memerlukan kalsium karena setiap hari tubuh kehilangan mineral tersebut melalui pengelupasan kulit, kuku, rambut dan juga melalui urine dan feses. Kehilangan kalsium harus diganti melalui makanan yang dikonsumsi oleh tubuh (Zul, 2004: 27).

Kalsium adalah salah satu unsur penting di dalam tubuh. Jumlah kalsium di dalam tubuh berkisar antara 1,5-2% dari berat badan orang dewasa, walaupun pada bayi kalsium hanya sedikit yaitu 25-30 gram. Namun, setelah usia 20 tahun akan terjadi penempatan sekitar 1.200 gram kalsium dalam tubuh. Jumlah ini terdiri dari 99% kalsium yang berada di dalam jaringan keras yaitu pada tulang dan gigi selebihnya tersebar luas di dalam

tubuh. Kalsium dapat membentuk tulang dengan bekerja sama dengan fosfor, magnesium, tembaga, mangan, seng, boron, flourida, vitamin A,C,D dan trace element, trace element adalah mineral yang dibutuhkan di dalam tubuh dalam jumlah yang kecil (Wirakusuma, 2007: 33).

Dalam tulang mempunyai dua fungsi yaitu sebagai bagian integral dari struktur tulang dan sebagai tempat penyimpanan kalsium. Kalsium juga berperan dalam pembentukan gigi. Mineral yang membentuk dentin dan email gigi adalah mineral yang sama dalam membentuk tulang (Wirakusuma, 1990: 23). Sembilan puluh sembilan persen kalsium di dalam tubuh berada pada tulang dan gigi sedangkan sisanya (1%) berada pada saraf, otot dan darah. Selain sebagai komponen struktural, kalsium bersama fosfor juga merupakan komponen metabolit yang berperan dalam proses biokimia dan fisiologis (Murniyati, 2014: 5).

Kalsium merupakan salah satu nutrien esensial yang dibutuhkan untuk berbagai fungsi tubuh. Kekurangan asupan kalsium dalam tubuh manusia menyebabkan abnormalitas metabolisme terutama pada usia dini, gangguan pertumbuhan seperti tulang kurang kuat, mudah bengkok, dan rapuh (Fitriani, 2012:175). Kalsium juga bertindak sebagai mineral yang paling tersebar luas, kurang lebih terdapat 1 kg kalsium dalam tulang orang dewasa. Tulang bertindak sebagai sumber kalsium yang terionisasi darah (Miefhawati, 2013: 3)

Dalam keadaan normal sebanyak 30-35% kalsium yang dikonsumsi akan diabsorpsi oleh tubuh. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi

tingkat penyerapan kalsium dalam tubuh adalah fosfor, vitamin D, protein, nilai pH dan kelarutan, zat organik, serat makanan dan faktor lain (Nabil, 2005: 23).

Tulang ikan mengandung banyak kandungan kalsium dalam bentuk kalsium fosfat yang jumlahnya mencapai 14% dari susunan tulang-tulangnya. Adapun mineral utama yang terdapat dalam tulang ikan adalah kalsium dan fosfor, sedangkan mineral lain yang juga ditemukan adalah natrium, magnesium dan fluor.

Memanfaatkan tulang ikan sebagai pakan tambahan untuk burung peliharaan sebenarnya sudah lama dilakukan oleh kicaumania di mancanegara. Mereka biasanya mencampurkan tulang ikan yang sudah dibuat menjadi tepung ke dalam pakan burung mereka.

2.6 Fosfor

Fosfor berupa non logam, bervalensi banyak termasuk golongan nitrogen, banyak ditemui dalam batuan fosfat anorganik dan dalam semua sel hidup tetapi tidak pernah ditemui dalam bentuk unsur bebasnya. Fosfor amatlah reaktif, ditemukan dalam berbagai bentuk dan merupakan unsur penting dalam makhluk hidup. Dalam beberapa tahun terakhir asam fosfor yang mengandung 70-75% P_2O_5 telah menjadi bahan penting pertanian dan produksi tani lainnya. Permintaan untuk pupuk secara global telah meningkatkan produksi fosfat yang banyak. Fosfat juga digunakan untuk produksi gelas spesial, seperti yang digunakan untuk membuat perabotan china dan untuk memproduksi mono-kalsium fosfat. Fosfat juga digunakan

sebagai pelunak air dan untuk menjaga korosi pipa-pipa. Fosfor juga merupakan bahan penting bagi sel-sel protoplasma, jaringan saraf dan tulang (Syamsidar, 2013:154-155).

Fosfor adalah anion utama dari cairan intraseluler (CIS). Kira-kira 85% fosfor tubuh terdapat di dalam tulang dan gigi, 14% adalah jaringan lunak dan kurang dari 1% dalam cairan ekstraseluler (CES). Karena simpanan intraseluler besar pada kondisi akut tertentu, fosfor dapat bergerak ke dalam atau keluar sel menyebabkan perubahan dramatik pada fosfor dalam plasma. Secara kronis peningkatan substansial atau penurunan dapat terjadi dalam kadar fosfor plasma tidak selalu menunjukkan kadar intraseluler. Meskipun kebanyakan laboratorium dan laporan elemen fosfor hampir semua fosfor yang ada dalam tubuh dalam bentuk fosfat (PO_4^{3-}) dan istilah fosfor dan fosfat sering digunakan secara bertukaran (Horne, 2001: 113).

Unsur fosfor yang terkandung dalam tubuh orang dewasa diperkirakan sekitar 12 gram perkilogram jaringan tanpa lemak, sekitar 85% dari padanya dijumpai dalam kerangka tulang. Di dalam plasma unsur ini diperkirakan sekitar 3,5 mg/100 mL plasma. Dengan memperhitungkan butir darah merah dapat diperkirakan bahwa total fosfor dalam darah adalah sekitar 30-45 mg/100 mL darah (Sukindro, 2011: 18).

Fosfor adalah senyawa penting dari semua jaringan tubuh dan mempunyai variasi luas dalam fungsi vital termasuk pembentukan substansi penyimpanan energi (ATP). Pembentukan sel darah merah, 2,3 difosfoglisarat (DPG) yang memudahkan pengiriman oksigen ke jaringan-jaringan,

metabolisme karbohidrat, protein dan lemak serta pemeliharaan asam-basa. Selain itu, fosfor penting untuk saraf normal dan fungsi otot dan memberi struktur penyokong untuk tulang dan gigi. Kadar PO_4^{3-} plasma bervariasi sesuai usia dengan pengecualian sedikit peningkatan pada PO_4^{3-} wanita setelah menopause. Makanan yang mengandung glukosa, insulin atau gula menyebabkan penurunan sementara PO_4^{3-} serum ke dalam sel-sel. Status asam-basa juga mempengaruhi keseimbangan fosfor (Horne, 2001:113).

Fosfat adalah partikel yang mengandung mineral yang disebut dengan fosfor. Mineral inilah yang bekerja untuk tulang, gigi, otot, dan saraf. Di dalam tubuh manusia, fosfor paling banyak terdapat pada tulang, yaitu sebesar 85 persen. Sisanya sebanyak 15 persen tersebar pada berbagai jaringan tubuh.

Terkait dengan kegunaannya terhadap tulang, gigi, otot, dan saraf, fosfat tidak bekerja sendiri. Ada beberapa zat dan organ tubuh yang turut mendukungnya. Misalnya Vitamin D yang membantu penyerapan ion fosfat di usus. Selanjutnya, fosfat bekerjasama dengan kalsium dalam memperkuat tulang. Cara kerjanya pun unik karena kedua zat ini saling mendukung untuk mempertahankan kadar yang seimbang. Jika tubuh sudah cukup mengandung fosfat, tubuh hanya menyerap sedikit kalsium. Begitu juga sebaliknya.

Untuk mendapatkan tulang yang kuat, dibutuhkan keseimbangan pada kadar fosfat dan kalsium. Tubuh yang memiliki kadar fosfat berlebihan akan

mengalami hiperfosfatemia dengan gejala-gejala berupa mata merah, gatal-gatal, bahkan bisa juga mengalami mual, muntah, diare, atau sembelit.

Sebaliknya, jika tubuh kekurangan fosfat, Anda akan mengalami hipofosfatemia dengan gejala-gejala seperti kelelahan, nyeri sendi, dan nyeri otot. Bila ini terjadi bersamaan dengan kadar kalsium dan vitamin D yang rendah, dalam jangka panjang dapat menyebabkan tulang melemah.

Tubuh memproduksi hormon paratiroid yang tugasnya mengatur kadar fosfor dan kalsium di dalam darah. Ginjal juga membantu mengontrol kadar fosfat. Pada saat ginjal sedang dalam kondisi normal, kelebihan fosfor akan disaring oleh ginjal dan dibuang melalui urine. Namun, jika ginjal sedang tidak sehat, kelebihan fosfat tidak dapat diproses dengan baik. Oleh karena itu, kelebihan fosfor dapat menjadi tanda-tanda bahwa terdapat gangguan ginjal. Karena fosfor banyak terdapat didalam makanan, jarang terjadi kekurangan.

Kekurangan fosfor bisa terjadi bila menggunakan obat antacid untuk menetralkan asam lambung seperti aluminium hidroksida untuk jangka lama. Aluminium hidroksida mengikat fosfor sehingga tidak dapat diabsorpsi. Kekurangan fosfor juga bisa terjadi pada penderita yang banyak kekurangan cairan melalui urin. Kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan tulang. Gejalanya adalah rasa lelah, kurang nafsu makan dan kerusakan tulang. Bayi premature juga dapat menderita kekurangan fosfor karena cepatnya pembentukan tulang sehingga kebutuhan fosfor tidak bisa dipenuhi oleh ASI (Sukrindo, 2011: 19).

Ketika kelebihan fosfat tidak dapat diproses karena adanya kelainan pada ginjal, maka kadar kalsium juga cenderung akan menjadi berlebih. Ada kemungkinan kalsium yang berlebihan ini akan menempati paru-paru, hati, mata, dan pembuluh darah. Jika hal ini terjadi, Anda mungkin disarankan melakukan dialisis untuk membantu ginjal membersihkan kelebihan fosfor.

Kenali gejala-gejala kelebihan maupun kekurangan fosfat. Segera konsultasikan kepada dokter untuk mengetahui penyebab dan pengobatan yang tepat bila Anda merasakan gejala-gejala tersebut. Gaya hidup sehat juga menjadi kunci penting untuk mengupayakan pengurangan fosfat di tubuh bila terjadi kelebihan fosfat. Selain melakukan olahraga dan mencukupi kebutuhan cairan, diet rendah fosfat juga diperlukan. Sebaliknya, bila kekurangan fosfat, makanlah makanan yang mengandung tinggi fosfat, antara lain tuna, salmon, susu, yogurt, dan coklat.

2.7 X-Ray Diffraction (XRD)

X-ray diffractometer (XRD) merupakan alat yang digunakan untuk mengarakterisasi struktur kristal dan ukuran kristal dari suatu bahan padat. Semua bahan yang mengandung kristal tertentu ketika dianalisa menggunakan XRD akan memunculkan puncak-puncak yang spesifik. XRD adalah suatu metode yang didasari oleh difraksi sinar-x (Hardiyanti, 2013: 3).

Data yang diperoleh dari metode karakterisasi XRD adalah sudut hamburan (sudut Bragg) versus intensitas. Sudut difraksi sangat bergantung kepada lebar celah kisi sehingga mempengaruhi pola difraksi, sedangkan intensitas cahaya difraksi bergantung dari berapa banyak kisi kristal yang

memiliki orientasi yang sama. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan sistem kristal, parameter kisi, derajat kristalinitas, dan fasa yang terdapat dalam suatu sampel (Hardiyanti, 2013: 3).


Berdasarkan hasil data XRD ukuran partikel didapat dengan menghitung FWHM (Full width Half Maximum) dapat ditentukan ukuran partikel menggunakan formula Scherer sebagai berikut :

$$D = \frac{k\lambda}{\beta \cos \theta} \dots\dots\dots \text{Persamaan (II.2)}$$

Dengan D adalah ukuran partikel, B lebar setengah puncak maksimum (Full Width Maximum). λ adalah panjang gelombang sinar X dan θ adalah sudut Bragg pada puncak difraksi (Hadiati, 2013: 23).

Suatu karakteristik umum dari semua gelombang dan bisa juga didefinisikan sebagai bentuk modifikasi dari sinar atau gelombang lainnya yang berinteraktif dengan suatu objek yang disebut sebagai difraksi. Difraksi sinar *X-Ray Diffraction* (XRD) bisa dimanfaatkan untuk meneliti struktur kristal, dalam hal ini berkas-berkas sinar-X dipantulkan oleh bidang-bidang kristal sehingga membentuk pola-pola difraksi (Nukman,2001).

Analisa *X-Ray Diffraction* (XRD) dimanfaatkan untuk karakteristik senyawa dengan cara mengamati pola pembiasan cahaya sebagai akibat dari berkas cahaya yang dibiaskan oleh material yang mempunyai susunan atom pada kisi kristalnya (Agus, 2012).




Gambar 2.6 *X-Ray Diffraction (XRD)*

Secara sederhana, prinsip kerja dari *XRD* dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap senyawa terdiri dari susunan atom-atom yang membentuk bidang tertentu. Jika sebuah bidang memiliki bentuk yang tertentu, maka partikel cahaya (*foton*) yang datang dengan sudut tertentu hanya akan menghasilkan pola pantulan maupun pembiasan yang khas.

Dengan kata lain, tidak mungkin foton yang datang dengan sudut tertentu pada sebuah bidang dengan bentuk tertentu akan menghasilkan pola pantulan ataupun pembiasan yang bermacam-macam. Sebagai gambaran, bayangan sebuah objek akan membentuk pola yang sama seandainya cahaya berasal dari sudut datang yang sama. Kekhasan pola difraksi yang tercipta inilah yang dijadikan landasan dalam analisa kualitatif untuk membedakan suatu senyawa dengan senyawa yang lain menggunakan instrumen *XRD*. Pola unik yang terbentuk untuk setiap difraksi cahaya pada suatu material seperti halnya fingerprint (sidik jari) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang berbeda (Agus, 2012).

Struktur kristal yang dikenai oleh sinar-X berupa sampel, menyebabkan intensitas sinar yang ditransmisikan lebih rendah dari sinar datang. Berkas sinar-X yang dihamburkan ada yang saling menghilangkan dan ada juga yang saling menguatkan (Grant, 1998).



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2018 di UD. Sumber Karya Jl. Racing center, Karampuang kota Makassar untuk proses pembuatannya dengan komposisi yang bervariasi sedangkan untuk proses pengujiannya di Laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan kota Makassar.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan adalah:

3.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada ini penelitian yaitu:

1. XRD, digunakan untuk karakterisasi serbuk tulang ikan.
2. Cetakan sampel batako (berukuran panjang 30cm, lebar 10 cm dan tinggi 15 cm).
3. Timbangan analog, berfungsi mengukur massa bahan sampel batako.
4. Alat yang digunakan untuk menguji kuat tekan sampel batako adalah alat uji kuat tekan Forney.

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Serbuk tulang ikan sebanyak 4 Kg
2. Semen sebanyak 4 kg
3. Pasir sebanyak 30 Kg

4. Air secukupnya

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu:

4.3.1 Pembuatan Serbuk Tulang Ikan

1. Tulang ikan dicuci dengan air bersih.
2. Merebus tulang ikan selama 20 menit untuk memisahkan antara tulang dan dagingnya.
3. Membersihkan tulang ikan dari dagingnya.
4. Merendam tulang ikan dengan larutan aseton selama 2 hari.
5. Menjemur tulang ikan selama satu hari
6. Mengoven tulang ikan selama satu jam untuk mempermudah dalam proses penghalusan.
7. Menumbuk tulang ikan hingga berukuran kecil kemudian dihaluskan menggunakan blender dan mengayaknya.

4.3.2 Pembuatan Batako

1. Menyediakan bahan campuran batako yaitu semen, pasir
2. Membersihkan semua alat yang akan digunakan agar tidak ada bahan-bahan lain yang dapat mempengaruhi campuran batako.
3. Mencampurkan semua bahan campuran batako yang telah ditakar hingga campurannya homogeny.
4. Menuangkan adonan kedalam cetakan.
5. Meratakan permukaan cetakan.

6. Cetakan yang telah diisi campuran batako disimpan dalam ruangan perawatan selama 7 hari sampai batako mengeras dan dijemur dibawah sininar matahari sampai kering.
7. Untuk membuat sampel yang dicampur dengan tulang ikan menggunakan cara yang sama dengan pembuatan batako normal yang di atas. Perbedaannya terletak pada penambahan tulang ikan pada campuran batako dan pengurangan massa semen sesuai dengan massa tulang ikan yang akan ditambahkan.

Tabel 3.1 Perbandingan campuran bahan

Kode sampel	Komposisi perbandingan campuran bahan			
	Tulang ikan	Semen	Pasir	Air
A	10%	30%	50%	10%
B	15%	25%	50%	10%
C	20%	20%	50%	10%
D	25%	15%	50%	10%
E	30%	10%	50%	10%

4.3.3 Tahap Pengujian

Langkah-langkah dalam pengujian dilakukan sebagai berikut:

1. Menyiapkan benda uji batako.
2. Mengukur dimensi panjang, lebar dan tinggi untuk masing-masing sampel yang akan diuji kuat tekannya.
3. Meletakkan benda uji batakodengan kode sampel I pada alat uji kuat tekan.

4. Mengatur jarum alat kuat tekan Forney tepat pada posisi nol.
5. Menyalakan alat kuat tekan forney kemudian membaca jarum penunjuk beban, sambil memberikan beban tekan (F) dari atas perlahan demi perlahan sampai batako tersebut patah atau hancur.
6. Mencatat besarnya nilai beban tekan maksimum yang terbaca pada jarum alat Forney.
7. Mencatat data ke dalam tabel pengukuran seperti table 3.2.
8. Mengulang kegiatan 4 sampai 8 dengan menggunakan bahan batako pada kode sampel komposisi yang sama.
9. Mengulang kegiatan 4 sampai 9 dengan menggunakan bahan batako pada kode sampel komposisi yang berbeda.

Tabel 3.2 Hasil pengujian kuat tekan batako pada komposisi bervariasi
Ketelitian alat kuat tekan Forney= kg

Kode Sampel Pada Komposisi	Beban Tekan Sampel
Serbuk Tulang Ikan (%)	
10%	
15%	
20%	
25%	
30%	

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:


3.4.1 Analisis kuat tekan sampel

Untuk menghitung kuat tekan sampel diperlukan parameter terukur yaitu beban tekan (gaya tekan, F) dan luas bidang sampel batako. Penentuan kuat tekan batako dapat digunakan dengan persamaan 2.1

Setelah pengujian kuat tekan sampel maka selanjutnya dibandingkan nilai standar berdasarkan referensi atau standar nasional yang ditetapkan. Kekuatan tekan rata-rata batako dapat disesuaikan seperti tabel 2.1 yaitu kuat tekan dan koefisien variasi batako yang diizinkan (SII-0021-1978).



3.5 Bagan Alir Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga fase yaitu fase pertama karakterisasi tulang ikan, fase kedua pembuatan batako dan fase ketiga pengujian nilai kuat tekan. Untuk fase pertama karakterisasi kandungan tulang ikan menggunakan alat XRD dilakukan di Laboratorium Fisika Universitas Negeri Makassar. Fase kedua pembuatan batako dilakukan di jalan Racing Center, Karampuang kota Makassar dan fase ketiga pengujian parameter uji kuat tekan batako dilakukan di Laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan Kota Makassar.

Proses karakterisasi tulang ikan menggunakan alat XRD bertujuan untuk mengetahui kandungan tulang ikan dan menggunakan semua jenis tulang ikan. Pada proses pembuatan batako dilakukan pencampuran serbuk tulang ikan, hal ini dilakukan pencampuran tersebut bertujuan sebagai pengganti agregat halus yaitu semen. Komposisi yang digunakan bervariasi yaitu 10 %, 15 %, 20 %, 25 % dan 30% dengan perbandingan campuran semen, pasir dan air, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan komposisinya seperti pada bab III table 3.1



Gambar 4.1 Model pembuatan batako

Model bahan sampel batako yang dibuat berbentuk persegi panjang dengan ukuran dimensi panjang 30 cm, lebar 10 cm dan tinggi 15 cm. sampel yang dibuat terdiri dari 5 sampel untuk pengujian kuat tekan batako dengan komposisi yang bervariasi.

4.1.1 Tabel Pengamatan Karakterisasi Kandungan Serbuk Tulang Ikan dengan Menggunakan XRD.

Analisis kandungan yang dimiliki serbuk ikan menggunakan alat XRD

Tabel 4.1 Kandungan Tulang Ikan

Phase name	Formula	Jumlah (%)
Lime, syn	Ca O	65
Zincite	Zn O	11
Paramelaconite, syn	Cu ₄ O ₃	2
Hematite, syn	Fe ₂ O ₃	22

Sumber: (hasil karakterisasi menggunakan XRD di Laboratorium Fisika Universitas Negeri Makassar, 2018).

Berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan XRD, tulang ikan yang digunakan mengandung batu kapur (CaO) sebanyak 65%. Ini menunjukkan bahwa

tulang ikan yang digunakan sebagai pengganti agregat semen bagus untuk digunakan dalam pembuatan batako.

4.1.2 Analisis Uji Kuat Tekan

Proses perhitungan kuat tekan sampel batako menggunakan parameter hasil pengukuran yaitu luas bidang tekan dan beban tekan. Kedua parameter tersebut diukur dengan menggunakan alat yaitu luas tekan menggunakan mistar (panjang dan lebar) dan beban tekan menggunakan alat *Forney*. Kedua parameter tersebut dapat diperoleh nilai kuat tekan berdasarkan persamaan II.I . berikut hasil pengujian kuat tekan batako yaitu dapat dilihat seperti pada tabel 4.1

Tabel 4.2 hasil uji kuat tekan batako

No.	Komposisi Sampel Bahan				Hasil Uji Kuat Tekan (Kg/cm ²)
	Tulang Ikan	Semen	Pasir	Air	
1.	10 %	30 %	50 %	10 %	25.21
2.	15 %	25 %	50 %	10 %	40.16
3.	20 %	20%	50 %	10 %	16.76
4.	25 %	15 %	50 %	10 %	11.60
5.	30 %	10 %	50 %	10 %	7.51

Sumber: (Data primer hasil pengujian di Laboratorium Balai Besar Industry dan Hasil Perkebunan Kota Makassar, 2018).

Berdasarkan hasil karakterisasi menggunakan XRD, tulang ikan yang digunakan mengandung batu kapur (CaO) sebanyak 65%. Ini menunjukkan bahwa tulang

ikan yang digunakan sebagai pengganti agregat semen bagus untuk digunakan dalam pembuatan batako.

4.1.2 Analisis Uji Kuat Tekan

Proses perhitungan kuat tekan sampel batako menggunakan parameter hasil pengukuran yaitu luas bidang tekan dan beban tekan. Kedua parameter tersebut diukur dengan menggunakan alat yaitu luas tekan menggunakan mistar (panjang dan lebar) dan beban tekan menggunakan alat *Forney*. Kedua parameter tersebut dapat diperoleh nilai kuat tekan berdasarkan persamaan II.1 . berikut hasil pengujian kuat tekan batako yaitu dapat dilihat seperti pada tabel 4.1


Tabel 4.2 hasil uji kuat tekan batako

No.	Komposisi Sampel Bahan				Hasil Uji Kuat Tekan (Kg/cm ²)
	Tulang Ikan	Semen	Pasir	Air	
1.	10 %	30 %	50 %	10 %	25.21
2.	15 %	25 %	50 %	10 %	40.16
3.	20 %	20%	50 %	10 %	16.76
4.	25 %	15 %	50 %	10 %	11.60
5.	30 %	10 %	50 %	10 %	7.51

Sumber: (Data primer hasil pengujian di Laboratorium Balai Besar Industry dan Hasil Perkebunan Kota Makassar, 2018).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas maka dapat di peroleh grafik pengaruh antara persentase campuran serbuk tulang ikan terhadap nilai kuat tekan batako yaitu sebagai berikut.

Grafik 4.1 Pengaruh penambahan serbuk tulang ikan dengan variasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batako



Hasil pengujian kuat teka batako dengan variasi komposisi serbuk tulang ikan yaitu 10%, 15%, 20%, 25% dan 30% didapatkan nilai kuat tekan batako maksimum terjadi pada penambahan tulang ikan 15 % dengan nilai kuat tekan maksimum 40.16 Kg/cm² dan nilai kuat tekan batako minimum terjadi pada penambahan tulan ikan 30 % dengan nilai kuat tekan minimum 7.51 Kg/cm². Hal menunjukkan nilai yang layak pakai pada komposisi 10 % sampai 15% karna sudah memenuhi syarat kualitas kuat tekan ditinjau dari standar yang telah ditetapkan yaitu SNI 3-0349-1989. Nilai yang diperoleh memenuhi kategori tingkat mutu III dan IV yaitu 40 Kg/cm² dan 25 Kg/cm² berdasarkan standar SNI 3-0349-1989.

4.2 Pembahasan

Kekuatan tekan merupakan salah satu kinerja utama batako. Kekuatan tekan adalah kemampuan batako untuk menerima gaya tekan persatuan luas. Penentuan kekuatan tekan dapat dilakukan dengan menggunakan alat uji tekan dan benda uji silinder atau kubus. Nilai kekuatan tekan yang diperoleh dari setiap sampel akan berbeda, karena batako merupakan material heterogen, yang kekuatannya dipengaruhi oleh proporsi campuran, bentuk dan ukuran, kecepatan pembebanan, dan oleh kondisi lingkungan pada saat pengujian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh yaitu pengujian kuat tekan pada sampel batako dengan komposisi serbuk tulang ikan 10 %, 15 %, 20 %, 25 % dan 30 %. Material yang digunakan dalam pembuatan batako yaitu: pasir, air, semen dan serbuk tulang ikan yang bervariasi komposisinya. Setelah pembuatan batako dicetak kemudian dikeringkan sampai batakonya kering.

Dari Grafik 4.1 Pengaruh penambahan serbuk tulang ikan dengan variasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batako dapat dilihat bahwa penambahan bahan campuran serbuk tulang ikan antara 10 % sampai 15 % menghasilkan kekuatan tekan batako yang meningkat. Hal ini disebabkan karena batu kapur (CaO) yang terkandung dalam serbuk tulang ikan dapat membantu memperkuat senyawa-senyawa yang terkandung dalam bahan penambahan batako dengan senyawa lain yang terkandung dalam semen sehingga pengikatan menjadi lebih baik dan ikatan yang kuat antara atom yang terkandung dalam agregat pada penambahan komposisi serbuk tulang ikan.

Sedangkan pada penambahan 20 % sampai 30 % serbuk tulang ikan terjadi penurunan kekuatan tekan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, batas

maksimal pada penambahan komposisi serbuk tulang ikan antara 10 % sampai 15 % dan semakin banyak serbuk tulang ikan ditambahkan pada campuran batako dapat menurunkan kekuatan tekan pada batako, hal ini terjadi kurangnya kandungan seng oksida (ZnO), Besi (Fe_2O_3) dan tembaga (Cu_4O_3), yang dapat menyebabkan melemahnya ikatan antara atom yang terkandung dalam agregat.

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai kuat tekan maksimum terjadi pada komposisi pada komposisi 15 % sebesar 40.16 Kg/cm^2 sesuai dengan standar SNI 3-0349-1989 masuk kategori kelas III tingkat mutu bata beton pejal dengan nilai 40 Kg/cm^2 . Jadi penggunaan serbuk tulang ikan sebagai pengganti semen pada pembuatan batako itu kurang efisien, disebabkan oleh kurangnya kandungan seng oksida (ZnO), Besi (Fe_2O_3), dan tembaga (Cu_4O_3) sehingga melemahnya ikatan antara atom yang terkandung dalam agregat bahan batako.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap hasil uji kuat tekan batako dengan tambahan serbuk tulang ikan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kandungan yang dimiliki oleh tulang ikan yaitu Batu kapur (CaO) 65%, seng oksida (ZnO) 11%, Besi (Fe₂O₃) 22%, dan Cu₄O₃ 2%.
2. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan batako digunakan masing-masing komposisi serbuk tulang ikan yaitu 10%, 15%, 20%, 25% dan 30% telah memenuhi nilai standar yaitu nilai kuat tekan pada komposisi 10% dan 15% hal ini sesuai dengan standar **SNI 3-0349-1989** kategori kelas IV dan kelas III tingkat mutu bata beton pejal dengan nilai 25 Kg/cm² dan 40 Kg/cm².

5.2 Saran

- a. Sebaiknya pendiaman batako dilakukan secara bervariasi misalnya 7 hari, 14 hari dan 28 hari, agar dapat diketahui apakah faktor waktu dapat mempengaruhi nilai kuat tekan batako.
- b. Sebagai langkah pengembangan dari penelitian ini, maka perlu dipelajari tentang bahan tambahan yang digunakan agar menghasilkan produk yang berkualitas tinggi.
- c. Pencetakan batako perlu menggunakan alat kompressor, dikarenakan dalam penelitian ini digunakan pencetakan secara manual dengan menggunakan penumbuk.

Daftar Pustaka

- Anonim.2016."Batako". <https://dwikusumadpu.wordpress.com/2014/01/06/batako> (30September 2018.).
- Darmayanto, Penggunaan Serbuk Tulang Sebagai Penurun Intensitas Warna Air Gambut," Tesis", Universitas Sumatra Utara, 2009.
- Hartanto,Kukuh. 2014. *Pemanfaatan Limbah Pecahan Tempurung KelapaSebagai Bahan Tambah Pada Campuran Bahan Baku Batako*.Tugas Akhir.Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Horne M, dkk, "Keseimbangan Cairan Elektrolit dan Asam Basa", Jakarta: EGC, 2001.
- Grant, N.M. 1998. *X-Ray Diffraction : A Partical Approach*. Plenum Press:New York.
- Ilyas dan suparno, Analisis Apek Biologi Reproduski Ikan Tuna Sirip Kunig (Thunnus albacares) Yang Tertangkap Di Samudera Hindia. "Tesis", Jurusan Ilmu kelautan fakultas Matematika dan Ilmu Kelautan, Depok, 1985.
- Irwan, Kiagus, Potensi Kerang Rangan Sebagai Sumber Kalsium dalam Sintesis Biomaterial Subtitusi Tulang, "Jurnal", FMIPA Universitas Lampung 1995.
- Kadarningsih, Rahmani. 2012. *Karakteristik Batako Styrofoam sebagai Bahan Konstruksi Dinding*. Jurusan Teknik Sipil.Universitas Negeri Gorontalo.
- Katsir, Ibnu.Tafsir Ibn Katsir, terj. Bahrun Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo.2001.
- Katsir, Ibnu.Tafsir IbnuKatsir,terj. H.Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu.2003.
- KementerianAgama RI,Al-Qur'an dan TerjemahNya. Cet.10; Jawa Barat: CV. Penerbit di Ponegoro, 2013.
- Lovell, Marisa, Pengaruh Penambahan Tepung Tulang Ikan Tuna (Thunnus sp) Dan Proposi Jenis Shorteng Terhadap Sifat Organoleptik Rich Biscuit,"Jurnal". Universitas Negeri Surabaya. 2002.

Mulia, dkk, "Teknik Pengolahan Tulang Ikan", Jakarta: Erlangga, 2013.

Muliati. 2016. *Sintesis Dan Karakterisasi Hidroksiapatit Dari Tulang Ikan Tuna (Thunus Sp) Dengan Metode Sol-Ge*. Tugas Akhir. Jurusan Kimia.UINAM. Makassar.

Nabil, Muhammad, Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna (Thunnus sp) Sebagai Sumber Kalsium Dengan Metode Hidrolisis Protein," Skripsi" 2005.

Nukman. 2001. Analisa Mineral Batubara Tanjung Enim Dengan Perangkat X-Ray 70 Fluorency (XRF), X-rai Diffraction (XRD), PCPDFWin (Plus Pearson"s Handbook) dan General Structure Analysis System (GSAS). *Rekayasa Mesin* 3, no. 1.

Nursyamsi. *Analisa Kuat Tekan Batako Dengan Campuran Serbuk Kaca Dan Silica Fume*. Departement Teknik sipil, Universitas Sumatra Utara: Medan.

Rahman, Muhammad Fathur, 2016, Pengaruh Penambahan Serbuk Kaca Pada Batako Sebagai Bahan Pembuat Dinding, Medan: Universitas Sumatera Utara.

Siagian, Henok, Dkk. 2011. *Pengujian Sifat Mekanik Batako Yang Dicampur Abu Terbang (Fly Ash)*. Jurusan Fisika, FMIPA, Universitas Negeri Medan.

Syamsidar, "Dasar Reaksi Kimia Anorganik", Makassar: Alauddin University Press. 2013.

Tjokrodinuljo, Kardiyono. 1996. *Teknologi Beton*. Nafiri: Yogyakarta.

Trilaksani, dkk, Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tuna (Thunnus Sp.) Sebagai Sumber Kalsium Dengan Metode Hidrolisis Protein, Buletin Teknologi Hasil Perikanan, Vol IX No. 2, 2006.

Wancik, Ahmad, dkk. 2007. Batako Styrofoam Komposit Mortar Semen. Jurusan Teknik Sipil Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.



BIOGRAFI

SYAIFUDDIN atau biasa dipanggil dengan UDIN, lahir di Pannujuang 08 Oktober 1996, lahir sebagai anak ketiga dari ketiga bersaudara, dari pasangan ZAINUDDIN dan SATURI. Masa kecil saya, saya habiskan di Pannujuang tepatnya di Bajeng Barat Sulawesi Selatan. Pendidikan pertama saya, di sekolah dasar SD Inpres Pannujuang pada tahun 2002, melanjutkan ketingkat sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Galesong Utara pada tahun 2008. dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Galesong Utara. Di SMA saya mengambil jurusan IPA karena saya memang menyukai pelajaran exact. saya pernah mengikuti kegiatan LDK yang diadakan di Kodam VII Wirabuana. Saya ditunjuk sebagai perwakilan SMAN 1 Galesong Utara. Saya lulus dari SMA pada tahun 2014. Dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mengambil jurusan fisika. Saya mengambil jurusan fisika karena dari dulu saya tertarik dengan pelajaran tersebut.



LAMPIRAN 1

DATA HASIL PENGUKURAN UJI KUAT TEKAN BATAKO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.6254/LU-BBIHP/IX/2018

Nomor Analisis : P. 5604
Tanggal Penerimaan : 18 September 2018
Nama Pelanggan : Syaifuddin
Alamat : Gowa, Bajeng
Nama Contoh : Batako
Keterangan Contoh : Kode 992.1201.1, Keadaan Contoh Baik, A1, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 18 September 2018
Tanggal Penerbitan : 26 September 2018



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	25.21	SNI 13-0069-1987

Wakil Manajer Teknis 1,

ST. SARKIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan :

- Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Dilarang mengutip/menyalin sebagian isi hasil uji ini



LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.6255/LU-BBIHP/IX/2018

Nomor Analisis : P. 5605
Tanggal Penerimaan : 18 September 2018
Nama Pelanggan : Syaifuddin
Alamat : Gowa, Bajeng
Nama Contoh : Batako
Keterangan Contoh : Kode 992.1201.2, Keadaan Contoh Baik, A2, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 18 September 2018
Tanggal Penerbitan : 20 September 2018



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	40.16	SNI 13-0069-1987

Wakil Manajer Teknis 1,

ST. SARKIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan :

- Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Dilarang mengutip/menyalin sebagian isi hasil uji ini



LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.6256/LU-BBIHP/IX/2018

Nomor Analisis : P. 5606
Tanggal Penerimaan : 18 September 2018
Nama Pelanggan : Syaifuddin
Alamat : Gowa, Bajeng
Nama Contoh : Batako
Keterangan Contoh : Kode 992.1201.3, Keadaan Contoh Baik, A3, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 18 September 2018
Tanggal Penerbitan : 26 September 2018

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :



Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	16.76	SNI 13-0069-1987

Wakil Manajer Teknis 1,


ST. SARKIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan :

- Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Dilarang mengutip/menyalin sebagian isi hasil uji ini



LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.6257/LU-BBIHP/IX/2018

Nomor Analisis : P. 5607
Tanggal Penerimaan : 18 September 2018
Nama Pelanggan : Syaifuddin
Alamat : Gowa, Bajeng
Nama Contoh : Batako
Keterangan Contoh : Kode 992.1201.4, Keadaan Contoh Baik, A4, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 18 September 2018
Tanggal Penerbitan : 26 September 2018

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	11.60	SNI 13-0069-1987



Nakil Manajer Teknis 1,

St. SARKIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan :

- Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Dilarang mengutip/meryalin sebagian isi hasil uji ini



LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.6258/LU-BBIHP/IX/2018

Nomor Analisis : P. 5608
Tanggal Penerimaan : 18 September 2018
Nama Pelanggan : Syaifuddin
Alamat : Gowa, Bajeng
Nama Contoh : Batako
Keterangan Contoh : Kode 992.1201.5, Keadaan Contoh Baik, A5, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 18 September 2018
Tanggal Penerbitan : 26 September 2018



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	7,51	SNI 13-0069-1987



Wakil Manajer Teknis 1,

SL SARKIYAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan :

- Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Dilarang mengutip/menyalin sebagian isi hasil uji ini




LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Pengumpulan tulang ikan



2. Pemisahan tulang ikan dengan kepala, ekor dan sirip



3. Tulang ikan yang sudah dibersihkan



4. Penjemuran tulang ikan



5. Larutan Aseton



6. Perendaman dengan larutan Aseton



7. tulang ikan yang sudah dihaluskan menggunakan blender



8. Proses karakterisasi menggunakan XRD



9. Pencampuran semua bahan pembuat batako



10. Mencampurkan semua jenis bahan



11. Pengadukan dengan penambahan air



12. Proses pencetakan batako



13. Batako yang sudah dicetak



14. Proses pengujian kuat tekan



15. Alat uji kuat tekan *Forney*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




LAMPIRAN 3
HASIL KARAKTERISASI XRD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Quantitative analysis results (RIR)

Phase name	Formula	Content(%)
Lime, syn	Ca O	65(178)
Zincite	Zn O	11(20)
Paramelaconite, syn	Cu4 O3	2(10)
Hematite, syn	Fe2 O3	22(36)





LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PERSURATAN
MELAKUKAN PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 4067/Un.6/FST/PP.00.9/11/2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi

Samata Gowa, 02, November 2018

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : SYAIFUDDIN
NIM : 60400114030
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : Pembuatan dan Pengujian Kuat Tekan Batoko dengan Penambahan Tulang Ikan

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/08 November 2018
Waktu : 09.00-10.00 Wita
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan

Kuasa Nomor : B.4803/Un.06/F ST/KP.07.6/10/2018
Tanggal 07 Oktober 2018



Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi
NIP. 196712311995031006

Tembusan :
Mahasiswa/bs

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



ALAUDDIN
UNIVERSITAS

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :3267 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan : SYAIFUDDIN
NIM : 60400114030
Tanggal : 13 November 2018
Mahasiswa Jurusan : FISIKA

Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " Pembuatan dan Pengujian Kuat Tekan Batoko dengan Penambahan Tulang Ikan"

Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persy aratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 26 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2018 tentang statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof.Dr.H.Ariluddin,M.Ag.
Sekertaris : Hermawati, S.Pd.,M.PfIs.
Pembimbing 1 : Sahara,S.St., M.Sc.Ph.D.
Pembimbing 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji 1 : Hswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji 2 : Dr.Sahrah, M.Ag.
Pelaksana : Hadiningsih, S.E.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2. Untuk melaksanakan Ujian Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas

3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

MAKASSAR

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 13 November 2018

Dekan

Kuasa Nomor : B.5034/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2018

Tanggal 12 November 2018



Dr.Ir.Andi Suarda, M.Si.
NIP.19630324 199403 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7055/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor : 4426/Un.6/FST/PP.00.9/9/2018 tanggal 27 September 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SYAIFUDDIN**
Nomor Pokok : 60400114030
Program Studi : Fisika
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PEMBUATAN DAN PENGUJIAN KUAT TEKAN BATAKO DENGAN PENAMBAHAN LIMBAH TULANG IKAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Oktober s/d 02 November 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 02 Oktober 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

ALAUDDIN
M A K A S S A R
A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 02-10-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





LAMPIRAN 5
DOKUMENTASI SURAT
KEPUTUSAN PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : 1388/Un.06/FST/PP.00.9/03/2018

Samata Gowa, 29 Maret 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Seminar Proposal Skripsi

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Dosen /Mahasiswa (i)
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa :

Nama : Syaifuddin
NIM : 60400114030
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : "Pembuatan dan Pngujian Kuat Tekan Batako dengan Penambahan Tulang Ikan"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Kamis/ 05 April 2018
Waktu : 11.00-12.00 Wita
Tempat : Fakultas Sainstek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Wassalam
Dekan

Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.
NIP. 19691205 19933 1 001

Tembusan :
Mahasiswa Ybs.

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 908 TAHUN 2018

TENTANG
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Syaifuddin NIM 60400114030 tertanggal 29 Maret 2018, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2018 Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN


Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua : Hernawati, S.Pd., M.Pfis
Sekertaris : Rahmaniah, S.Si., M.Si
Pembimbing 1 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Pembimbing 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si
Penguji 1 : Iswadi, S.Pd., M.Si
Penguji 2 : Dr. Sohrah, M.Ag
Pelaksana : Dra. Justina

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 29 Maret 2018
Dekan


Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 1969/205 19933 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 4067/Un.6/FST/PP.00.9/11/2018 Samata Gowa, 02 November 2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : SYAIFUDDIN
NIM : 60400114030
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : Pembuatan dan Pengujian Kuat Tekan Batako dengan Penambahan Tulang Ikan

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/08 November 2018
Waktu : 09.00-10.00 Wita
Tempat : Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

Wassalam

Dekan

Kuasa Nomor : B.4803/Un.06/FST/KP.07.6/10/2018
Tanggal : 30 Oktober 2018

N D I. Muhi. Thahir Maloko, M.HI.
NIP. 19671231 199503 1 006

Tembusan :
Mahasiswa ybs



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 3008 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permononan **SYAIFUDDIN, NIM 60400114030, tertanggal 01 November 2018,** untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Sekertaris : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.
Pembimbing 1 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Pembimbing 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji 1 : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji 2 : Dr.Sohrah, M.Ag.
Pelaksana : Pratiwi Rusman, S.Si.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 01 November 2018

Dekan
Kuasa Nomor : B.4803/Un.06/F ST/KP.07.6/10/2018
Tanggal 30 Oktober 2018

Dr. Mu. Fahir Maloko, M.Hl.
NIP. 19631231 199503 1 006





KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Palang-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 5086/Un.6/FST/PP.00.9/11/2018

Sifat : Penting

Lamp :-

Samata Gowa, 14 November 2018

Hal : Undangan Munaqasyah

Kepada Yth

1. Ketua Majelis
2. Sekertaris
3. Para Penguji
4. Para Pembimbing
5. Pelaksana

Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama : SYAIFUDDIN
Nim : 60400114030
Jurusan : FISIKA
Judul Skripsi : "Pembuatan dan Pengujian Kuat Tekan Batoko dengan Penambahan Tulang Ikan

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/16 November 2018
Waktu : 13.00-14.00 Wita
Tempat : Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Kuasa Nomor : B.5034/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2018
Tanggal 12 November 2018

Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si.
NIP. 19630324 199403 1 001

Kepada :

Yth: Dekan Fakultas Sains & Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Dengan hormat, kami sampaikan siap hadir sesuai waktunya/ tidak siap hadir, dengan alasan.....

Demikian, untuk dimaklumi.

.....2018
Penguji/ Pembimbing,



ALAUDDIN
MAKASSAR

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :3267 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : SYAIFUDDIN
NIM : 60400114030
Tanggal : 13 November 2018
Mahasiswa Jurusan : FISIKA
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 dan Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| Ketua | : Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag. |
| Sekretaris | : Hernawati, S.Pd.,M.Pls. |
| Pembimbing 1 | : Sahara,S.Si., M.Sc.Ph.D. |
| Penguji 1 | : Ghansyah, M.Si. |
| Penguji 2 | : Iswadi, S.Pd., M.Si. |
| Pelaksana | : Dr.Sahrah, M.Ag. |
| | : Hadiningih, S.E. |
2. Panitia bertugas melaksanakan Ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 13 November 2018
Dekan
Kuasa Nomor : B.5034/Un.06/FST/Kp.07.6/11/2018
Tanggal 12 November 2018



Dr.Ir.Andi Suarda, M.Si.
NIP.19630324 199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Samata-Gowa ☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

SURAT KETERANGAN TURNITIN
NO: 1030085876/Fisika/17909684/11/2018

Tim Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama Penulis : Syaifuddin
NIM : 60400114030
Judul : Pembuatan dan Pengujian Kuat Tekan Batako dengan Penambahan Limbah Tulang Ikan
Pembimbing I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Pembimbing II : Ihsan, S.Pd., M.Si.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil sebesar **24 %**. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak layak*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Ujian Munaqasyah.

Makassar, 09 November 2018

Mengetahui

TIM Instruktur FST

(Pembimbing)

Irmawati S.I.P.

*Coret yang tidak perlu

*Catatan:

1-24% : "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49% : "Revisi Minor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74% : "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
75-100%