

**PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI GELATIN TAUT SILANG DARI
LIMBAH KULIT DAN TULANG SAPI (*Bos taurus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANWAR
NIM : 70100113070

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Anwar
Nim : 70100113070
Tempat/Tgl Lahir : Lombo, 12 Oktober 1994
Jurusan/ Prodi Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/ Program : Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Mamoa Raya 1, No. 46A
Judul : Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Limbah Kulit dan Tulang Sapi (*Bos taurus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Gowa, 25 Agustus 2017

Penyusun,

Anwar
NIM. 70100113070

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Limbah Kulit dan Tulang Sapi (*Bos taurus*)”** yang disusun oleh **Anwar, NIM: 70100113070**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 15 Agustus 2017 M** yang bertepatan dengan **22 Dzulqa’idah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa’idah 1438 H


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing II	: Hurria, S.Farm., M.Sc., Apt	(.....)
Penguji I	: Nur Syamsi Dhaha, S.Farm, M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dra. Hj. Suraya Rasyid, M.Pd	(.....)

Dekan,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain ucap puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Limbah Klit dan Tulang Sapi (*Bos taurus*), sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Dalam menyelesaikan penelitian dan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun berkat keteguhan dan terlebih lagi dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak ada henti-hentinya membimbing dan memotivasi sehingga alhamdulillah penelitian ini bisa terselesaikan.

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ayahanda Mansyur. P dan Ibunda Becce. B tercinta yang senantiasa do'anya selalu tercurahkan kepada anaknya. Dukungan yang tidak pernah berhenti ia berikan untuk menyemangati anaknya. Beserta saudara-saudariku Abd. Azis, Muh. Said, Muh. Shaleh, Syamsul, Nur. Halizah, dan kemanakanku tercinta mutmainnah dzakira dan Abd. Hafidz yang selalu setia mendo'akan, membantu dan menyemangati.
2. Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
3. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar


4. Haeria, S.Si., M.Si., selaku ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
5. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing I yang senantiasa membantu dan mengarahkan kami anak bimbingannya serta meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing kami mulai dari awal hingga terselesaikannya penelitian ini.
6. Hurria, S.Farm., M.Sc., Apt., selaku pembimbing II yang senantiasa menyemangati dan mengarahkan penelitian ini hingga penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak, Ibu Dosen, serta Seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, melaksanakan pendidikan hingga selesainya skripsi ini.
8. Segenap keluarga besar baik dari ayah maupun dari bunda dan seluruh masyarakat Dusun Lombo yang telah mendoakan demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Dg. Anne S.Pd dan ibu Dg. Kanang yang begitu semangat membantu dalam mencari dan mengumpulkan sampel penelitian hingga penelitian ini bisa terlaksana.
10. Teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi 2013, Farbion yang selalu menyemangati dan mendukung terselesaikannya penelitian dan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua tetap dalam rhido-Nya, dan rahmat-Nya selalu dicurahkan kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 20 Juli 2017

Penulis

Anwar



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	5
F. Kajian Pustaka.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Uraian Umum Mengenai Sampel.....	9
1. Kulit Sapi	9
2. Tulang Sapi	10
B. Uraian Umum Gelatin.....	12
1. Kolagen	12
2. Pengertian Gelatin.....	14
3. Uraian Gelatin	15
4. Komposisi Asam Amino Gelatin	17
5. Fungsi Gelatin.....	18

6. Sumber Gelatin.....	19
7. Tahap Pengolahan Gelatin	19
C. Taut Silang (cross-link).....	21
D. Tinjauan Islam Mengenai Kandungan Gelatin Hewan	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sampel.....	32
D. Alat dan Bahan.....	33
E. Prosedur Kerja.....	33
1. Pengambilan Sampel.....	33
2. Pengolahan Sampel	33
3. Analisis Kuantitatif Gelatin.....	34
4. Proses Pembuatan Gelatin Taut Silang	37
5. Analisis Kuantitatif Gelatin Tertaut Silang.....	39
6. Analisis Pengaruh Konsentrasi Terhadap Viskositas.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	33
A. Hasil Penelitian	40
1. Hasil Karakteristik Organoleptis dan Sifat Fisika Kimia Serbuk Gelatin Hasil Ekstraksi Dari Kulit dan Tulang Sapi	40
2. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin Kulit dan Tulang Sapi Sebelum dan Setelah Taut Silang.	41
3. Hasil Pengukuran Titik Gelatinasi, Waktu Gelatinasi, dan Viskositas Gelatin Taut Silang.	51
4. Pengukuran Viskositas Gelatin Hasil Taut Silang pada Deret Konsentrasi.....	53
B. Pembahasan.....	54

BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Implikasi Penelitian.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
RIWAYAT HIDUP.....	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Kimiawi dan Fisik Tulang.....	12
Tabel 2. Spesifikasi Gelatin yang dapat Dikonsumsi.....	17
Tabel 3. Standar Mutu Gelatin Menurut SNI No. 06-3735-1995	17
Tabel 4. Komposisi Asam Amino Gelatin.....	18
Tabel 5. Penggunaan Gelatin Dalam Industri Pangan dan Non-Pangan.....	19
Tabel 6. Hasil Organoleptis Serbuk Gelatin Kulit dan Tulang Sapi.....	40
Tabel 7. Karakteristik Fisika Kimia Serbuk Gelatin Kulit dan Tulang Sapi.	40
Tabel 8. Data Spektrum Inframerah Gelatin Kulit Sapi dan Gelatin Taut Silang.....	51
Tabel 9. Data Spektrum Inframerah Gelatin Tulang Sapi dan Gelatin Taut Silang .	51
Tabel 10. Hasil Uji Titik dan Waktu Gelatinasi Gelatin Taut Silang.	52
Tabel 11. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Taut Silang.....	52
Tabel 12. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Taut Silang pada Deret Konsentrasi.....	53
Tabel 13. Hasil Perhitungan Konsentrasi Gelatin Taut Silang untuk Pembuatan Kapsul Keras.....	54
Tabel 14. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sampel dan Bahan Pentaut.....	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin, (A) Kulit Sapi, (B) Kulit Sapi + Sukrosa.....	41
Gambar 2. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Kulit Sapi, (B) Kulit Sapi + Glukosa.....	42
Gambar 3. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Kulit Sapi, (B) Kulit Sapi + Kitosan.....	43
Gambar 4. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Kulit Sapi, (B) Kulit Sapi + Gliserol.....	44
Gambar 5. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Kulit Sapi, (B) Kulit Sapi + Nacmc.....	45
Gambar 6. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Tulang Sapi, (B) Tulang Sapi + Sukrosa.....	46
Gambar 7. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Tulang Sapi, (B) Tulang Sapi + Glukosa.....	47
Gambar 8. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Tulang Sapi, (B) Tulang Sapi + Kitosan.....	48
Gambar 9. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Tulang Sapi, (B) Tulang Sapi + Gliserol.....	49
Gambar 10. Hasil Pengukuran FTIR Gelatin (A) Tulang Sapi, (B) Tulang Sapi + Nacmc.....	50
Gambar 11. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Kulit dan Tulang Sapi Dan Gelatin Komersil.....	57

Gambar 12. Hasil Pengukuran Kadar Abu dari Gelatin Kulit Sapi, Gelatin Tulang Sapi, dan Gelatin Komersil.	58
Gambar 13. Hasil Pengukuran pH dari Gelatin Kulit Sapi, Gelatin Tulang Sapi, dan Gelatin Komersil.	59
Gambar 14. Hasil Pengukuran Titik dan Waktu Gelatinasi Gelatin Kulit Sapi, Gealtin Tulang Sapi, dan Gelatin Komersial.	60
Gambar 15. Hasil Pengukuran Titik Gelatinasi Gelatin Taut Silang.....	64
Gambar 16. Hasil Pengukuran Waktu Gelatinasi Gelatin Tulang Sapi	64
Gambar 17. Hasil Perbandingan Peningkatan Viskositas Gelatin Kulit Sapi Taut Silang.....	65
Gambar 18. Hasil Perbandingan Peningkatan Viskositas Gelatin Kulit Sapi Taut Silang.....	66
Gambar 19. Persen Peningkatan Viskositas Gelatin Kulit Sapi Taut Silang	66
Gambar 20. Persen Peningkatan Viskositas Gelatin Tulang Sapi Taut Silang	67
Gambar 21. Hasil Perhitungan Kebutuhan Konsentrasi Gelatin Untuk Kapsul Keras	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penyiapan Bahan Baku.....	75
Lampiran 2. Analisis Karakteristik Fisika dan Kimia.....	77
Lampiran 3. Pembuatan Gelatin Taut Silang	79
Lampiran 4. Analisis Karakteristik Fisika dan Kimia Gelatin Tertaut Silang	81
Lampiran 5. Uji Peningkatan Viskositas Gelatin Taut Silang pada Deret Konsentrasi.....	83
Lampiran 6. Perhitungan.....	84
Lampiran 7. Gambar Penelitian	86
Lampiran 8. Pengukuran Viskositas Gelatin Sampel dan Bahan Pentaut.....	90



ABSTRAK

Nama : ANWAR
Nim : 70100113070
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI GELATIN TAUT SILANG DARI LIMBAH KULIT DAN TULANG SAPI (*Bos taurus*).

Saat ini sumber utama gelatin masih didominasi oleh gelatin yang bersumber dari kulit dan tulang babi. Hal ini karena kualitas dari gelatin babi masih lebih baik dibandingkan gelatin dari sumber lain, utamanya pada sisi kekuatan gel. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian ini, yang bertujuan untuk menguji apakah kulit dan tulang sapi dapat dijadikan sumber bahan dasar gelatin yang memenuhi syarat GMIA dan meningkatkan kualitasnya dengan cara mentaut silang. Prosedur kerja dimulai dengan mengekstraksi gelatin dari kulit dan tulang sapi lalu dikarakterisasi diantaranya rendamen, viskositas, kadar abu, pH, FTIR, titik dan waktu gelatinasi. Selanjutnya ditaut silang dengan bahan sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC lalu diuji peningkatan viskositas, FTIR, titik gelatinasi, dan waktu gelatinasi.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini bahwa gelatin dari kulit dan tulang sapi memenuhi syarat GMIA dan dapat dijadikan sebagai bahan baku gelatin halal. Dari karakterisasi terhadap gelatin kulit dan tulang sapi taut silang diperoleh untuk viskositas terbaik adalah gelatin kulit sapi yang ditaut silang dengan sukrosa dengan persen peningkatan mencapai 60,869%. Titik gelatinasi terbaik yaitu hasil taut silang antara gelatin kulit sapi dengan bahan pentaut sukrosa yaitu $4,17 \pm 0,58^{\circ}\text{C}$. Waktu gelatinasi terbaik yaitu hasil taut silang antara gelatin kulit sapi dengan kitosan yaitu $399,44 \pm 9,26$ detik. Hasil spektra FTIR menunjukkan adanya gugus fungsi yang merupakan ciri dari gelatin yaitu amida A dan B, amida I, II, dan III dan adanya gugus aldimina yang merupakan gugus yang timbul akibat adanya ikatan antara gelatin dengan bahan pentaut, kecuali pada gelatin kulit dan tulang sapi dengan bahan pentaut gliserol.

Kata kunci: gelatin, ekstraksi, sapi, taut silang, karakteristik.

ABSTRACT

Name : Anwar
Nim : 70100113070
Department : Pharmacy
Title : PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF
CROSSLINKED GELATIN FROM WASTE OF SKIN AND
BOVINE BONE (*Bos taurus*).

Currently the main source of gelatin is still dominated by gelatin that comes from the skin and pig bones. This is because the quality of the pork gelatin is better than gelatin from other sources, particularly on the gel strength side. Based on this study, this study aims to test whether the skin and bone of the bovine can be used as a source of gelatin base that meets GMIA requirements and improves its quality by cross-linking. The procedure begins by extracting gelatin from the skin and bovine bone and then characterized such as rendamen, viscosity, ash content, pH, FTIR, gelatinization point and time. Next crosslinked with sucrose, glucose, chitosan, glycerol, and NaCMC then tested increased viscosity, FTIR, point, and gelatination time.

The conclusion from the results of this study that the gelatin of the skin and bovine bones qualify GMIA and can be used as raw material of halal gelatin. From the characterization of gelatin cross link from skin and bovinebone obtained for best viscosity is bovinehide gelatin crossed with sucrose with percent increase reaching 60,869%. The best gelatinating point is cross link between bovinehide gelatin and crosslinked sucrose that is $4,17 \pm 0,58$ ° C. The best gelatinating time is the result of cross link between bovinehide gelatin with crosslinked chitosan that is $399,44 \pm 9,26$ sec. FTIR spectra showed the functional group characteristic of gelatin ie amide A and B, amide I, II, and III and the presence of aldyimine group which is a group arising from the bond between the gelatin with the crosslinked material, except on the gelatin of the skin and bone of the bovine with crosslinked glycerol.

Keywords: gelatin, extraction, bovine, cross link, characteristics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari kolagen kulit, membran tulang, dan bagian tubuh berkolagen lainnya dengan cara hidrolisa (Retno, 2012). Gelatin menyerap air 5-10 kali beratnya. Gelatin larut dalam air panas dan jika didinginkan akan membentuk gel. Gelatin memiliki sifat yang khas, yaitu berubah secara *reversible* dari bentuk larutan (koloid) ke bentuk gel, mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film serta mempengaruhi viskositas suatu bahan. Penggunaan gelatin sangat luas khususnya dalam bidang industri pangan maupun non-pangan (Rachmania, 2013)

Dalam industri pangan, gelatin digunakan sebagai pembentuk busa (*whipping agent*), pengikat (*binder agent*), penstabil (*stabilizer*), pembentuk gel (*gelling agent*), perekat (*adhesive*), peningkat viskositas (*viscosity agent*), pengemulsi (*emulsifier*), *finning agent*, *crystal modifier*, dan pengental (*thickener*). Gelatin juga digunakan dalam industri non-pangan seperti industri farmasi, fotografi, kosmetik, dan industri kertas (Huda, 2013)

Di Indonesia kebutuhan akan gelatin semakin meningkat dengan pesat, namun industri yang secara khusus memproduksi gelatin belum tersedia, sehingga kondisi ini memaksa pemerintah untuk terus mengimpor gelatin. Impor gelatin semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan akan produk impor tersebut, diperlukan pengembangan industri untuk memproduksi gelatin secara komersial (Agnes T, 2015)

Sumber utama gelatin adalah dari tulang dan kulit sapi serta babi. Produksi gelatin dari bahan baku kulit babi mencapai 44%, kulit sapi 28%, tulang sapi 27% dan porsi lainnya 1%, dengan total produksi dunia mencapai 326.000 ton (GME. 2009). Kemudian tercatat dalam (Wulandari, 2013), mengatakan bahwa selama ini sumber bahan baku utama gelatin yang banyak dimanfaatkan oleh industri berasal dari tulang dan kulit sapi maupun babi, dimana gelatin dari kulit babi sebesar 46%, kulit sapi sebesar 29,4%, tulang sapi sebesar 23,1% dan sumber lain sebesar 1,5%. Hal ini memperlihatkan bahwa dari tahun 2009 sampai 2013 terjadi peningkatan penggunaan bahan dasar gelatin dari babi sebesar 2%, sedangkan sumber halal dari sapi, total penggunaan kulit dan tulang malah mengalami penurunan sebesar 2,5%.

Bercermin terhadap ajaran Islam, sebagai seorang muslim terdapat aturan jelas yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita sebagai seorang hamba, termasuk mengenai obat dan pengobatan. Salah-satu diantaranya yaitu syarat kehalalan, dalam Al-Qur'an surah Al-baqarah ayat 173 dikatakan:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI. 2006: 26)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, mengenai firman Allah Ta'ala "maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang", Muqatil bin Hayyan mengatakan "Yaitu atas makanan yang dimakan

dalam keadaan terpaksa”. Sedangkan Waqi’ menceritakan, al-A’asy memberitahu kami, dari Abu Dhuha, dari Masruq, ia berkata, “barang siapa benar-benar dalam keadaan terpaksa, namun ia tidak makan dan minum, lalu ia meninggal dunia, maka ia masuk neraka”. Ini menunjukkan bahwa memakan bangkai bagi yang dalam keadaan terpaksa merupakan suatu *azimah* (keharusan) dan bukan sekedar *rukhsah* (keringanan) (Abdullah. 2004)

Allah telah menghalalkan semua binatang ternak kecuali yang diterangkan keharamannya seperti pengharaman babi dan binatang yang dipersembelihkan kepada selain Allah (Ar-Rifa’i, 2000). Oleh Karena hal diatas mengingat bahwa masih ada sumber bahan baku gelatin halal yang dapat dimaksimalkan maka penggunaan gelatin babi tidak termasuk dalam keadaan terpaksa dan harus diganti dengan alternatif lain seperti gelatin dari kulit dan tulang sapi.

Sapi sendiri merupakan ternak potong yaitu hewan piara yang dipelihara untuk menghasilkan bahan daging. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat pada ternak, pada sapi sekitar 6-8%, dengan demikian kulit juga merupakan hasil ikutan ternak yang paling tinggi nilai ekonominya yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan *by product* yang dihasilkan oleh seekor sapi. Kulit merupakan lapisan terluar yang terdapat hampir pada semua makhluk hidup termasuk pada sapi (Asmi, 2014)

Tulang hewan merupakan bagian dari sistem rangka pada hewan yang fungsinya meliputi tiga hal penting, yaitu sebagai pelindung organ internal, sebagai elemen gerak serta sebagai tempat menempelnya otot-otot sehingga dapat bekerja sebagaimana mestinya. Tulang tersusun atas beberapa komponen, diantaranya protein yang berbentuk polimer kolagen. Hidrolisis terhadap kolagen tulang dapat dilakukan

setelah melakukan tahap *degreasing*, pembersihan, pengeringan dan pemotongan tulang menjadi lebih kecil (Mulyanti, 2013)

Salah satu kekurangan dari gelatin sapi dibandingkan dengan gelatin babi adalah viskositas dan kekuatan gel (*gel strength*) yang lebih rendah. Syarat gelatin dalam (GMIA. 2012) adalah; viskositas 15 – 75 mps; Kekuatan gel 50 – 300 bloom. Salah satu cara meningkatkannya adalah dengan *mentaut silang*. Gelatin *taut silang* dapat dibuat dengan cara penambahan bahan tertentu, yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan setiap rantai gelatin satu dengan yang lain sehingga terbentuk kompleks dengan ikatan yang lebih kuat, contohnya kitosan, CMC, gliserol, glukosa (siimon. 2014), dan sukrosa (jalaja. 2015). Berdasarkan hal diatas maka penting dilakukan penelitian dengan maksud memaksimalkan produksi gelatin dari sumber halal yaitu sapi (*Bos taurus*) dengan karakteristik/spesifikasi yang memenuhi persyaratan dari GMIA (*Gelatin Manufacture Institute of America*).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah gelatin dari kulit dan tulang sapi dapat dijadikan bahan dasar gelatin yang memenuhi syarat GMIA?
2. Apakah bahan yang paling baik sebagai pentaut silang gelatin dari kulit dan tulang sapi?
3. Bagaimanakah peningkatan viskositas gelatin dari kulit dan tulang sapi yang ditaut silang dengan beberapa bahan pentaut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui karakteristik gelatin dari kulit dan tulang sapi dan kesesuaiannya dengan syarat GMIA.

2. Menentukan bahan apa yang paling baik sebagai pentaut silang terhadap gelatin kulit dan tulang sapi.
3. Membandingkan peningkatan viskositas gelatin dari kulit dan tulang sapi yang ditaut silang dengan beberapa bahan pentaut?

D. Manfaat Penelitian

1. Penemuan bahan baku gelatin baru yang halal dengan spesifikasi/kualitas yang dapat bersaing dengan gelatin komersil saat ini.
2. Pemanfaatan limbah kulit dan tulang sapi dari rumah potong hewan sehingga membantu dalam pelestarian lingkungan dan peningkatan nilai ekonomis limbah

E. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional
 - a. Kulit dan tulang sapi adalah produk sisa dari pengolahan daging sapi konsumsi yang tidak terpakai sebagai produk pangan yang diperoleh dari Rumah Potong Hewan Tanetea, Desa Bontosummbu, kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
 - b. Gelatin merupakan jenis protein hasil pemecahan kolagen dari rantai *triple helix* menjadi rantai tunggal yang terpecah pada suhu 70°C.
 - c. Ekstraksi merupakan proses penarikan senyawa gelatin dari kulit dan tulang sapi dengan menggunakan pelarut air suling pada suhu 70°C dalam oven.
 - d. Taut silang adalah reaksi pengikatan/menghubungkan antara rantai gelatin yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadi ikatan kompleks yang dapat meningkatkan kekuatan dan viskositas gelatin yang diperoleh dari penambahan jenis bahan tertentu diantaranya sukrosa teroksidasi, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC.

e. Karakterisasi gelatin merupakan serangkaian proses pengukuran maupun pengujian terhadap gelatin dan membandingkan hasilnya dengan standar menurut GMIA, diantaranya organoleptis, viskositas 1,50-7,50 cP, kadar abu 0,30-2,00% dan pH 3,8-6,0.

2. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi pembuatan gelatin dari sampel kulit dan tulang sapi, serta penentuan bahan paling optimum sebagai pentaut silang, diantaranya sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC dalam upaya meningkatkan karakteristik fisika kimia dari gelatin, dinilai dari kesesuaiannya dengan standar dari GMIA.

F. *Kajian Pustaka*

a. (Huda, 2013), *Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (gallus bankiva) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman dan konsentrasi asam terhadap rendemen gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan dan pengaruh kedua variasi tersebut terhadap karakteristik fisik dan kimia gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu variasi lama perendaman asam (24 dan 48 jam) dan variasi konsentrasi HCl (4%, 5%, dan 6%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan waktu perendaman yang berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen. Sedangkan penggunaan konsentrasi HCl yang berbeda berpengaruh nyata pada rendemen gelatin yang dihasilkan. Untuk lama perendaman yang berbeda berpengaruh nyata pada nilai viskositas gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan. Sedangkan untuk konsentrasi HCl yang berbeda berpengaruh pada nilai kekuatan gel,

kadar abu, kadar air, dan pH gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan. Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian ini adalah sumber gelatin yang digunakan bersumber dari kulit dan tulang sapi dan hanya menggunakan satu konsentrasi asam yaitu 5% dan waktu yang digunakan tidak ditentukan, perendaman akan dihentikan setelah sampel berubah menjadi *ossein* lalu sampel di ekstraksi pada suhu 70°C selama 5 jam. Kemudian hasil ekstraksi akan di uji karakteristiknya dan membandingkan dengan GMIA.

b. (Jalaja, 2015), *Elektrospinning gelatin nanofibers: pendekatan cross-link dengan menggunakan sukrosa teroksidasi*. Gelatin nanofibers dibuat melalui elektrospinning dengan toksisitas minimal dari pelarut dan agen pentaut silang. Elektrospinning dilakukan dengan menggunakan sistem pelarut air dan asam asetat (8 : 2, v/v). konsentrasi asam asetat digunakan seminimal mungkin untuk menghindari efek racun. Elektrospinning gelatin nanofibers ditaut silang dengan sukrosa teroksidasi. Sukrosa dioksidasi dengan periodat pengoksidasi untuk membentuk gugus fungsi aldehyd. Pentautan silang dengan sukrosa teroksidasi dapat dicapai tanpa mengorbankan struktur nanofibers. Gelatin taut silang nanofibers dapat mempertahankan morfologi seratnya bahkan setelah kontak dengan medium berair. Morfologi dari nanofibers taut silang selanjutnya diperiksa menggunakan Scanning electron microscopy (SEM). Gelatin nanofibers taut silang sukrosa teroksidasi memperlihatkan peningkatan termal dan sifat mekanik. Selanjutnya dievaluasi sitotoksik dan viabilitas selnya menggunakan sel fibroblast L-929. Hasil menunjukkan bahwa gelatin nanofibers taut silang dengan sukrosa teroksidasi tidak sitotoksik terhadap sel L-929 dilihat dari kelangsungan hidup sel uji yang baik. Perbedaan penelitian ini dengan jurnal hasil penelitian diatas adalah gelatin yang

digunakan tidak dibuat menjadi serat-serat berukuran nano (nonofibers) melainkan serat gelatin asli hasil ekstraksi dari sampel kulit dan tulang sapi yang selanjutnya di taut silang menggunakan sukrosa teroksidasi, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Uraian Umum Mengenai Sampel

1. Kulit Sapi

a. Definisi Kulit

Sapi merupakan ternak potong yaitu hewan piara yang dipelihara untuk menghasilkan bahan daging. Kulit merupakan organ tunggal tubuh paling berat pada ternak, pada sapi sekitar 6-8%, dengan demikian kulit juga merupakan hasil ikutan ternak yang paling tinggi nilai ekonominya yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan *by product* yang dihasilkan oleh seekor sapi. Berbagai hewan mempunyai kulit yang berbeda sesuai dengan bentuk tubuhnya (Asmi, 2014).

Kulit adalah hasil samping dari pemotongan ternak, merupakan lapisan terluar dari tubuh hewan, diperoleh setelah hewan tersebut mati dan dikuliti. Kulit dari hewan ternak besar dan kecil baik itu sapi, kerbau, dan domba serta kambing memiliki struktur jaringan yang kuat dan berisi, sehingga dalam penggunaannya dapat dipakai untuk keperluan pangan dan non pangan (Sudarminto, 2000). Secara histologi kulit diartikan sebagai organ tubuh yang tersusun dari jaringan epitel, jaringan ikat dan jaringan lain yang terdapat dalam kulit, misalnya kelenjar keringat, kelenjar minyak dan pembuluh darah kapiler. Kulit bersifat impermiabel terhadap air, larutan, dan mikroorganisme. Syaraf dalam kulit merupakan reseptor dari sentuhan (tekanan, panas, dingin, dan stimulasi rasa sakit) (Djojowidagdo, 1983).

Pada umumnya kulit dibagi menjadi tiga lapisan yaitu mulai dari lapisan terluar yaitu lapisan epidermis, dermis (*corium*) dan lapisan subkutis (Asmi, 2014). Menurut Judoamidjojo (1974), lapisan dermis (*corium*) adalah bagian pokok turunan

kulit yang diperlukan dalam pembuatan gelatin, karena lapisan ini sebagian besar (\pm 80%) terdiri dari jaringan serat kolagen yang dibangun oleh tenunan pengikat.

Indonesia mempunyai potensi bahan baku yang cukup melimpah untuk mengembangkan agroindustri gelatin. Populasi sapi potong di Indonesia pada tahun 2009 sebanyak 12.603.160 ekor dengan jumlah pemotongan sapi sebesar 2.043.947 ekor. Bobot kulit sapi sekitar 20 kg, dengan tingkat persentase kulit *split* sebesar 11,5% dari kulit sapi utuh, maka kulit sapi split di Indonesia tersedia sebanyak 4.701 ton/tahun. Jumlah sebesar itu mampu mencukupi pemenuhan bahan baku kulit sapi *split* untuk produksi gelatin (Nur, 2011)

b. Kandungan Nutrisi pada Kulit

Kulit merupakan salah satu alternatif bahan pangan yang masih memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi. Kandungan gizi antara kulit dengan daging bisa dikatakan relatif sama. Kulit mengandung protein, kalori, kalsium, fosfor, lemak, zat besi, vitamin A, dan vitamin B1. Zat-zat gizi tersebut jumlahnya bervariasi, tetapi kandungan protein, kalori, dan fosfornya cukup tinggi (Sutejo, 2000). Kulit mentah mengandung kadar air sebesar 64%, protein 33%, lemak 2%, mineral 0,5%, dan senyawa lain seperti pigmen 0,06% (Sharphouse, 1971).

Protein di dalam kulit yang paling banyak adalah serabut kolagen sekitar 80% - 90% dari total protein. Protein kolagen berbeda dengan protein lain pada umumnya. Protein kolagen mengandung asam amino 7 glysine sekitar 33%, amino residues, hidroksiprolin, dan hidroksilysin (Asmi, 2014)

2. Tulang Sapi

Tulang merupakan jaringan penyokong utama tubuh yang struktur pembentuknya terdiri dari unsur organik dan anorganik. Unsur organik terdiri dari

protein, mukopolisakarida (rantai protein dengan polisakarida berulang) dan kondroitin sulfat, sedangkan unsur anorganik dalam tulang didominasi oleh ion kalsium dan posfor. Selain kalsium dan posfor, didalam tulang juga terkandung ion magnesium, karbonat, hidroksil, klorida, flourida, dan sitrat dalam jumlah yang lebih sedikit. Sebanyak 65% dari tulang kering terbentuk dari garam-garam anorganik, sedangkan 35% lainnya terbentuk dari substansi dasar organik dan serat kolagen. Sebesar 85% dari seluruh garam yang terdapat pada tulang merupakan kalsium posfat, dan 10% dalam bentuk kalsium karbonat. Lebih kurang 97% kalsium dan 46% natrium yang ada dalam tubuh terdapat dalam tulang (Singh, 1991).

Berdasarkan asalnya, tulang dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu *collected bone* dan *slaughterhouse bone*. *Collected bone* memiliki ukuran bervariasi, banyak mengandung daging, kadar lemak tinggi (sering terhidrolisis sehingga mutu gelatin yang dihasilkan rendah). Jenis ini lebih cocok untuk pembuatan bahan perekat dan dapat diperoleh dari penjualan daging di pasar. Jenis *slaughterhouse bone* diperoleh dari tempat pemotongan hewan langsung mendapatkan perlakuan sebelum digunakan lebih lanjut, sehingga sedikit mengalami kontaminasi. Jenis ini cocok untuk bahan baku pembuatan gelatin (suatu hidrokoloid yang dapat digunakan sebagai *gelling*, bahan pengental atau penstabil) (Mulyanti, 2013).

Tulang merupakan salah satu tenunan pengikat. Tulang terdiri dari sel, serat-serat dan bahan pengisi. Bahan pengisi pada tulang adalah protein dan garam-garam mineral, seperti kalsium fosfat 58,3%, kalsium karbonat 1,0%, magnesium fosfat 2,1%, kalsium florida 1,9% dan protein 30,6% (Septriansyah, 2000).

Tulang mengandung kurang lebih 50% air dan 15% sumsum merah dan kuning. Sumsum terdiri dari lemak sebesar 96%. Tulang yang telah diambil lemaknya

terdiri bahan organik dan garam-garam anorganik dalam perbandingan 1:2. Penghilangan zat organik oleh panas tidak menyebabkan perubahan struktur tulang secara keseluruhan, tetapi akan mengurangi berat tulang (Septriansyah, 2000). Terdapat dua jenis protein dalam tulang, yaitu protein kolagen dan protein non kolagen. Kandungan kolagen dalam tulang lebih tinggi dibandingkan non kolagen. Protein kolagen memiliki nilai jual tinggi yang mana digunakan untuk pembuatan kosmetik, bahan dasar pembuatan gelatin, dan perekat (Aini, 2011).

Tabel 1. Komposisi kimiawi dan fisik tulang

Persenyawaan	Komposisi
Gelatin	33,3%
Kalsium karbonat	3,85%
Kalsium fosfat	57,35%
Magnesium fosfat	2,05%
Sodium karbonat	3,45%
Bobot jenis	1,9 g/cm ³
Kekuatan tarik	20000 Ib/in ²
Kekuatan tekan	15000 Ib/in ²


Sumber: (Septriansyah, 2000).

B. Uraian Umum Gelatin


1. Kolagen

Kolagen merupakan protein yang paling banyak di dalam tubuh. Merupakan komponen utama penyusun kulit. lebih dari 71% protein kulit adalah kolagen. Kolagen juga merupakan komponen utama dari tulang dan tendon. Sekitar 30% dari tulang disusun oleh komponen-komponen organik dan diantaranya adalah kolagen. Kolagen merupakan komponen struktural utama pada serat-serat jaringan pengikat, berwarna putih dan terdapat di dalam semua jaringan dan organ hewan dan berperan penting dalam penyusun bentuk tubuh. Pada mamalia, kolagen terdapat pada kulit, tendon, tulang dan jaringan ikat lainnya (Suhenny, 2015).

Reaksi pemecahan kolagen dapat ditulis:



Reaksi tersebut terjadi pada suhu 60°C- 95°C, jika suhu lebih dari 95°C, maka terjadi pemecahan gelatin dengan reaksi sebagai berikut:



Bahan baku utama dari gelatin adalah senyawa kolagen. Kolagen ini banyak terdapat pada urat, kulit, tulang rawan, dan tulang keras pada hewan. Kolagen merupakan komponen serat utama dari jaringan ikat protein yang paling melimpah yaitu mencapai 20-25% dari total protein. Jaringan kolagen tersusun atas fibril kolagen yang nampak seperti garis-garis melintang. Fibril initerorganisasi sesuai dengan sistem biologis jaringan tersebut. Kolagen merupakan protein yang mengandung 35% glisin dan sekitar 11% alanin serta kandungan prolin yang cukup tinggi. Komposisi inilah yang menjadi dasar untuk produksi gelatin (Septriasyah, 2000).

Molekul dasar pembentuk kolagen disebut tropokolagen yang mempunyai struktur batang dengan BM 300.000, dimana di dalamnya terdapat tiga rantai polipeptida yang sama panjang, bersama-sama membentuk struktur heliks. Masing-masing rantai polipeptida mengandung sekitar 1000 residu asam amino. Sewaktu ketiga rantai polipeptida tersebut saling melilit satu sama lain, maka terbentuk *superscoil* yang merupakan tropokolagen (Smith dkk, 2000). Tiap tiga rantai polipeptida dalam unit tropokolagen membentuk struktur heliks tersendiri, menahan bersama-sama dengan ikatan hidrogen antara group NH dari residu glisin pada rantai

yang satu dengan group CO pada rantai lainnya. Cincin pirolidin, prolin, dan hidroksiprolin membantu pembentukan rantai polipeptida dan memperkuat triple heliks (Junianto, 2006)

Tropokolagen akan terdenaturasi oleh pemanasan atau perlakuan dengan zat seperti asam, basa, urea, dan potassium permanganat. Selain itu, serabut kolagen dapat mengalami penyusutan jika dipanaskan di atas suhu penyusutannya (T_s). Jika kolagen dipanaskan pada $T > T_s$ serabut triple heliks yang dipecah menjadi lebih panjang. Pemecahan struktur tersebut menjadi lilitan acak yang larut dalam air inilah yang disebut gelatin (Junianto, 2006)

Sifat-sifat kolagen antara lain tidak larut dalam larutan asam maupun alkali, tahan terhadap enzim *trypsin* dan *chymotrypsin*. Kolagen juga dapat mengkerut apabila dipanaskan, dan apabila pemanasannya sampai berada di atas suhu pengkerutannya 52°C maka kolagen akan berubah menjadi gelatin (Retno, 2012). Pemanasan kolagen secara bertahap akan menyebabkan struktur rusak dan rantai-rantai akan terpisah. Bobot molekul, bentuk dan konfirmasi larutan kolagen sensitive terhadap penambahan temperatur yang dapat menghancurkan makromolekulnya (Septriansyah, 2000).

2. Pengertian Gelatin

Gelatin merupakan campuran heterogen polipeptida yang diperoleh melalui hidrolisis parsial kolagen dari jaringan ikat hewan dengan perlakuan asam atau basa (Gmia, 2012). Gelatin adalah istilah umum untuk campuran fraksi protein murni yang dihasilkan baik dengan hidrolisis parsial asam (tipe A gelatin) atau dengan hidrolisis parsial basa (tipe B gelatin) dari kolagen hewan yang diperoleh dari sapi dan tulang babi, kulit sapi (bovinehide), kulit babi dan kulit ikan (Rowe, 2009)

Gelatin adalah salah satu hidroksikoloid yang dapat digunakan sebagai *gelling agent*, bahan pengental (*thickner*) atau penstabil. Gelatin berbeda dengan hidroksikoloid lain, karena kebanyakan hidroksikoloid adalah polisakarida seperti karagenan dan pektin, sedangkan gelatin merupakan protein mudah dicerna, mengandung semua asam-asam amino esensial kecuali triptofan (Septriansyah, 2000).

3. Uraian Gelatin

Nama resmi gelatin adalah GELATINUM. Pemerianya adalah berupa lembaran, kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasa lemah. Kelarutan yaitu jika direndam dalam air mengembang dan menjadi lunak, berangsur-angsur menyerap air 5 sampai 10 kali bobotnya, larut dalam air panas dan jika didinginkan berbentuk gundir, tidak larut dalam etanol (95%) P, dalam kloroform P dan dalam eter P, larut dalam campuran gliserol P dan air, jika dipanaskan lebih mudah larut, larut dalam asam asetat P. Larut dalam gliserin, asam, dan basa meskipun asam kuat atau alkalis dapat menyebabkan pengendapan (Rowe, 2009). Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Kegunaan sebagai zat tambahan (Farmakope Indonesia edisi 3, 1979).

Istilah gelatin mulai populer sekitar tahun 1700 dan berasal dari bahasa latin 'gelatus' yang berarti kuat atau kokoh. Secara fisik gelatin berbentuk padat, kering, tidak berasa dan transparan. Ada tiga sifat yang paling menonjol pada gelatin yaitu kemampuan untuk membentuk gel, kekenyalan dan kekuatan lapisan tinggi. Gelatin merupakan polimer tinggi alami yang memiliki berat molekular 20.000 sampai 70.000. Gelatin ini dipersiapkan dari bahan yang mengandung kolagen termasuk

kulit, tulang dan tendon dengan pemecahan hidrolisis melalui pendidihan dengan air atau dengan menggunakan uap panas yang tinggi (Syafiqoh, 2014)

Gelatin memiliki sifat yang khas, yaitu berubah secara *reversible* dari bentuk sol (koloid) ke bentuk gel, mengembang dalam air dingin, dapat membentuk film serta mempengaruhi viskositas suatu bahan (Parker, 1982). Sifat khas lain dari gelatin yang paling disukai oleh hampir seluruh industry makanan maupun farmasi yaitu *melting in the mauth* (meleleh dalam mulut), karena titik leleh gelatin antara 27-34°C, oleh sebab itu gelatin disebut *miracle food* (Poppe, 1992). Gelatin juga memiliki sifat bioadhesif yang cukup baik sehingga dapat digunakan dalam sistem penghantaran mukoadhesif (Chien, 1992).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gelatin antara lain suhu hidrolisa. Semakin tinggi suhu, maka reaksi akan semakin cepat, tetapi warna gelatin yang dihasilkan semakin gelap karena protein dalam kolagen rusak. Apabila dijalankan pada suhu 95°C, maka akan terjadi pemecahan gelatin. Menurut persamaan *achenius*: $k=A.e^{-RT}$, apabila suhu diperbesar maka nilai k juga akan semakin besar sehingga konversi besar. Jika suhu melebihi 95°C, galatin yang sudah terbentuk akan mengalami pemecahan menjadi semiglutin dan hemikolin (Retno, 2012).

Berdasarkan proses pembuatannya terdapat dua jenis gelatin yaitu Tipe A dan Tipe B. Pada proses pembuatan gelatin Tipe A melalui proses asam, bahan baku diberi perlakuan perendaman dalam larutan asam seperti asam klorida, asam sulfat, asam sulfit atau asam fosfat, sedangkan proses produksi gelatin Tipe B melalui proses basa, perlakuan yang diberikan adalah perendaman dalam air kapur, proses ini sering dikenal sebagai proses alkali (Huda, 2013). Meskipun secara umum semua gelatin

mempunyai kegunaan yang hampir sama, namun terdapat perbedaan sifat antara gelatin tipe A dan tipe B seperti yang diperlihatkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Spesifikasi gelatin yang dapat dikonsumsi

Sifat gelatin tipe A dan tipe B	Tipe A	Tipe B
Kekuatan gel (bloom)	50 – 300	50 – 300
Viskositas (mps)	15 – 75	20-75
Kadar abu (%)	0,3 – 2	0,5 – 2
Ph	3,8 – 5,5	5 – 7,5
Titik isoelektrik	7 – 9	4,7 – 5,4

Sumber: (Gmia, 2012)

Tabel 3. Standar mutu gelatin menurut SNI No. 06-3735-1995

Karakteristik	Syarat
Warna	Tidak berwarna
Bau, rasa	Normal (dapat diterima konsumen)
Kadar air	Maksimum 16%
Kadar abu	Maksimum 3,25%
Logan berat	Maksimum 50 mg/kg
Arsen	Maksimum 2 mg/kg
Tembaga	Maksimum 30 mg/kg
Seng	Maksimum 100 mg/kg
Sulfit	Maksimum 1000 mg/kg

Sumber: (Mulyanti, 2013)

4. Komposisi Asam Amino Gelatin

Gelatin sangat kaya dengan asam amino glisn (Gly) (hampir sepertiga dari total asam amino), prolin (Pro) dan 4-hidroksiprolin (4Hyd). Struktur gelatin yang umum adalah –Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyd-Gly-Pro. Kandungan 4Hyd berpengaruh terhadap kekuatan gel gelatin, makin tinggi asam amino ini, kekuatan gel juga lebih baik (Syafiqoh, 2014).

Komposisi asam amino gelatin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Komposisi Asam Amino Gelatin

Asam Amino Non Esensial	Persentase (%)	Asam Amino Esensial	Persentase (%)
Glisin	26,00-27,00	Arginin	8,60-9,30
Prolin	14,80-17,60	Lisin	4,10-5,90
Hidroksiprolin	12,60-14,40	Leusin	3,20-3,60
Asam glutamat	10,20-11,70	Valin	2,50-2,70
Alanin	8,70-9,60	Fenilalanin	2,20-2,26
Asam aspartat	5,50-6,80	Treonin	1,90-2,20
Serin	3,20-3,60	Isoleusin	1,40-1,70
Hidroksilisin	0,76-1,50	Metionin	0,60-1,00
Tirosin	0,49-1,10	Histidin	0,60-1,00
Sistein	0,10-0,20	Triptofan	0,00-0,30

Sumber: (Nur, 2011)

5. Fungsi Gelatin

Industri yang paling banyak memanfaatkan gelatin adalah industri pangan. Dalam industri pangan gelatin digunakan sebagai pembentuk busa (*whipping agent*), pengikat (*binder agent*), penstabil (*stabilizer*), pembentuk gel (*gelling agent*), perekat (*adhesive*), peningkat viskositas (*viscosity agent*), pengemulsi (*emulsifier*), *finning agent*, *crystal modifier*, dan pengental (*thickener*). Dalam bidang farmasi, gelatin dapat digunakan dalam bahan pembuat kapsul, pengikat tablet dan *pastilles*, gelatin *dressing*, gelatin *sponge*, *surgical powder*, *suppositories*, *medical reseach*, *plasma expander*, dan *microencapsulasi*. Dalam industry fotografi, gelatin digunakan sebagai pengikat bahan peka cahaya. Dalam industry kertas, gelatin digunakan sebagai *sizing paper*. Beberapa contoh produk yang menggunakan gelatin diantaranya *soft candy*, *whipping cream*, karamel, selai, permen, *yoghurt*, susu olahan, sosis, *hard capsule*, pelapis vitamin, tablet, korek api, fotografi, pelapis kertas, pelapis kayu interior dan masih banyak yang lainnya (GMAP. 2004).

Tabel 5. Penggunaan Gelatin dalam Industri Pangan dan Non-Pangan

Jenis Industri Pangan	Jumlah Penggunaan (Ton)	Jenis Industri Non-Pangan	Jumlah Penggunaan (Ton)
Konfeksionari	68.000	Pembuatan film	27.000
Jelly	36.000	Kapsul lunak	22.600
Olahan daging	16.000	Cangkang kapsul	20.200
Olahan susu	16.000	Farmasi	12.600
Margarin/Mentega	4.000	Teknik	6.000
<i>Food supplement</i>	4.000		
SUB JUMLAH	144.000	SUB JUMLAH	88.400

Sumber: (Gmia, 2006).

6. Sumber Gelatin

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi gelatin adalah tulang sapi, kulit sapi, dan kulit babi. Beberapa sumber alternatif termasuk unggas dan ikan. Zat asing, seperti mineral (dalam kasus tulang), lemak dan albumin (ditemukan di kulit), yang didapatkan dengan perlakuan kimia dan fisik untuk menghasilkan kolagen murni. Dengan perlakuan awal bahan-bahan dihidrolisis menjadi gelatin yang larut dalam air panas (Gmia, 2012).

Gelatin merupakan hasil pemecahan dari kolagen sehingga kandungan gelatin sangat bergantung pada kandungan kolagen dalam jaringan. adapun penyebaran kolagen dalam jaringan hewan mamalia yaitu pada kulit sebanyak 89%, tulang 24%, tendon 85%, aorta 23%, otot 2%, usus besar 18%, Lambung 23%, ginjal 5%, dan hati 2% (Ward dan Courts. 1977).

7. Tahap Pengolahan Gelatin

a. *Degreasing*

Degreasing merupakan tahap persiapan bahan baku yakni penghilangan komponen non kolagen dari bahan baku. Pada tahap ini dilakukan pencucian pada kulit dan tulang sapi. Kulit dan tulang sapi dibersihkan dari sisa-sisa daging dan sisa-

sisanya lain yang mengandung deposit lemak yang tinggi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara perebusan dalam air mendidih selama 30 menit. Selanjutnya kulit dan tulang sapi ditiriskan dan dipotong kecil-kecil yang bertujuan untuk memperluas permukaan sehingga lebih mudah untuk diekstraksi sehingga proses selanjutnya dapat berlangsung lebih cepat dan sempurna (Huda, 2013)

b. *Demineralisasi*

Demineralisasi merupakan tahap yang bertujuan untuk menghilangkan kalsium dan garam-garam mineral (Huda, 2013). yang terdapat di dalam kulit dan tulang sapi. Pada tahap ini kulit dan tulang sapi yang telah bersih lalu direndam dengan asam klorida 5% dalam wadah tahan asam selama kulit dan tulang menjadi lunak (ossein). Direndam dalam suasana asam klorida 5% sebab asam tersebut mampu mengubah serat kolagen triple heliks menjadi rantai tunggal. Perendaman tersebut akan menghasilkan ossein yaitu kulit dan tulang yang lunak. Ossein dicuci pada air mengalir dengan tujuan untuk menetralkan pHnya (6-7), karena pada umumnya pH tersebut merupakan titik isoelektrik dari komponen-komponen protein non-kolagen sehingga pada saat ekstraksi komponen non-kolagen tidak ikut tereaksi dalam air (Marsaid, 2000)

c. Ekstraksi

Ossein yang ber-pH netral tersebut diekstraksi dalam waterbath 70°C . ekstraksi bertujuan untuk mengkonversi kolagen menjadi gelatin. Digunakan suhu 70°C sebab suhu tersebut merupakan suhu yang cukup baik dalam proses ekstraksi gelatin karena gelatin umumnya akan melarut dalam air hangat ($T \geq 40^{\circ}\text{C}$). Pada proses ini terjadi perusakan ikatan-ikatan silang, serta perusakan ikatan hidrogen yang menjadi faktor penstabil struktur kolagen. Selama ekstraksi struktur tripel heliks

terdenaturasi menjadi rantai-rantai tunggal yang dapat larut dalam air yang disebut gelatin. Setelah ekstraksi kemudian dilakukan pengeringan (Huda, 2013)

d. Pengeringan

Pengeringan merupakan proses terakhir dari ekstraksi gelatin. Pengeringan dilakukan dalam *freezer dryer*. Penggunaan alat *freezer dryer* untuk pengeringan sampel karena gelatin merupakan suatu protein yang tidak tahan akan pemanasan, dan *freezer dryer* merupakan suatu alat dengan proses pembekuan sampel, dan dilanjutkan dengan pengeringan, yaitu mengeluarkan/memisahkan hampir sebagian besar air dalam bahan yang terjadi melalui mekanisme sublimasi (Indonesia, 2008)

C. Taut Silang (*cross-link*)

Bahan pentaut silang yang dipilih berdasarkan reaktivitas kimia mereka (yaitu, spesifisitas untuk kelompok fungsional tertentu) dan kompatibilitas reaksi dengan aplikasi tersebut. Bahan *cross-linking* terbaik untuk digunakan pada aplikasi tertentu harus ditentukan secara empiris. Pemilihannya berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Spesifisitas kimia
- b. Kelarutan dalam air dan permeabilitas membrane sel
- c. Kelompok reaktif yang sama (homobifunctional) atau berbeda (heterobifunctional)
- d. Kelompok reaktif atau fotoreaktif secara spontan
- e. pembelahan
- f. reagen yang dapat ditandai dengan radiolabel atau dengan penandaan label lainnya.

Pentautan silang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap air dalam kelarutannya sehingga perlu ditambahkan bahan pentaut silang. Bahan pentaut silang seperti glutraldehide, carbodiimide, hexamethylene diisocyanate dan acyl azides adalah bahan yang sering digunakan dalam pembuatan gelatin nanofibers. Bahan lain yang biasa digunakan ialah genipin, polisakarida dan disakarida (jalaja, 2015)

a. Sukrosa

Menghindari bahan pentaut silang yang beracun dalam sistem protein hydrogel ialah dengan menggunakan polisakarida yang dimodifikasi dan disakarida untuk proses taut silang. Gelatin nanofibers Electrospun yang tertaut silang dengan sukrosa teroksidasi. Sukrosa dioksidasi oleh periodat untuk membentuk gugus fungsi aldehida. Taut silang dengan sukrosa teroksidasi dapat dicari tanpa mengorbankan struktur nanofibrous (Jalaja, 2014)

b. Glukosa

Gula dapat menyebabkan konformasi dan interaksi dari protein yang menyebabkan proses taut silang. Penambahan gula dalam lapisan gelatin preparasi meningkatkan kualitas lapisan dengan mengontrol perluasan dari taut silang (Siimon, 2014). Proses taut silang dengan glukosa-gelatin efektif mengakibatkan kelarutan menurun dan meningkatkan ketahanan terhadap degradasi enzimatik. Awal jangka pendek percobaan kultur sel menunjukkan bahwa seperti gelatin-glukosa yang tertaut silang thermal yang cocok untuk aplikasi rekayasa jaringan (Siimon, 2014).

c. Kitosan

Kitosan yang mengandung sejumlah gugus amino dalam polimernya adalah basa polikationik dalam lingkungan air bersuasana asam. Karakter kationik jarang

ditemukan di alam dan membuat kitosan mudah dikarakterisasi dan dimodifikasi (Agusnary, 2013).

Sparkers dan Murraf (1986) telah mengembangkan kitosan dengan variasi derajat deasetilasi sebagai ikat silang dengan gelatin sebagai polimer utama. Beberapa reagen telah digunakan untuk ikat silang kitosan seperti, glutaraldehid, tripolifosfat, etilen glikol, eterdiglisidil, dan diisosianat, dan penelitian telah menunjukkan bahwa dengan semakin besar derajat deasetilasi yang berarti juga semakin besar kadar ikat silang yang dihasilkan (Agusnary, 2013).

d. Gliserol

Turunan senyawa aldehid sering digunakan sebagai bahan pentaut silang dengan beraksi terhadap biopolimer, memberikan proses taut silang yang alami atau biasa terjadi. Asam sitrat adalah alifatik poli fungsional sebagai bahan dasar untuk bahan organik yang mengandung 2 gugus karboksil aktif dan 1 gugus hidroksil sterik. Asam sitrat digunakan untuk membantu pentautan silang polisakarida seperti laktosa dan pektin, begitupun dengan beberapa protein seperti gelatin walaupun masih sangat sedikit dilaporkan (Urangga J, 2016).

Penambahan gliserol dengan asam sitrat kepada gelatin ikan menghasilkan lapisan film yang transparan dan homogen. Setelah di analisis dengan FTIR di dapatkan bahwa asam sitrat dan gliserol membentuk pertautan silang dengan gelatin dari ikan (Urangga J, 2016).

e. Turunan selulosa

Natrium carboxymethyl cellulosa (NaCMC), yang umum digunakan di bidang industri, farmasi, karena struktur mikro kapsul kompak, yang didapatkan dari karakteristik pembuatan mikrokapsul Gelatin / NaCMC / SLS mewakili stabilitas

thermo yang baik dan penghalang atau daya hancur yang sangat penting untuk pemanfaatan mikrokapsul (Wu, 2011).

Protein/kompleks polisakarida dan ko-acervates menggabungkan sifat fisikokimia dan fungsional dari makromolekul yang membentuknya, terutama karakter hidrofobik / hidrofiliknya. Oleh karena itu, mereka dapat digunakan sebagai bahan untuk menstabilkan udara / air atau antar muka minyak / air dalam berbagai sistem makanan yang kompleks (Schmitt, 2011).

D. Tinjauan Islam Mengenai Kandungan Gelatin Hewan

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di Dunia, sehingga kehidupan bernegara tidak jauh dari hukum islam, termasuk masalah halal haram dalam persoalan makanan, namun salah satu yang menjadi permasalahan sekarang adalah penggunaan gelatin. Penerapan gelatin sangat luas mulai dari industri pangan, kosmetik, obat-obata, sampai fotografi sedangkan gelatin sendiri paling banyak diproduksi dari kulit dan tulang babi (Gadri, 2012). Adapun sumber lain diantaranya kulit sapi, tulang sapi, dan sedikit dari kulit ikan dan kulit unggas. Pada umumnya label dari suatu produk tidak mengindikasikan sumber gelatin, sehingga konsumen muslim biasanya menghindari produk yang mengandung gelatin kecuali terjamin kehalalannya (Riaz, 2004). Seperti perintah Allah swt. yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَّالٌ طَيِّبٌ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۖ ١٦٨

Terjemahnya:

“Hai sekaian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI. 2006: 25)

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bawa Allah Maha pemberi rezeki bagi seluruh makhluk-Nya. Dalam hal ini pemberian nikmat, Dia menyebutkan bahwa Dia telah membolehkan manusia untuk memakan segala apa yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Dan dia juga melarang mereka untuk mengikuti langkah dan jalan syaitan, dalam tindakannya yang menyesatkan para pengikut-Nya, seperti mengharamkan *bahirah*, *saibah*, *washilah*, dan lain-lainnya yang ditanamkan syaitan kepada mereka pada masa jahiliyah. Dalam firman Allah “*sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu*, hal itu agar manusia menjauhi dan waspada terhadapnya. (وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ) *janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan*” Qatadah dan as-Suddi mengatakan, “Setiap perbuatan maksiat kepada Allah termasuk langkah syaitan (Abdullah. 2004).

Islam telah mengharamkan semua benda yang dapat menghilangkan kesadaran dan melemahkan urat saraf serta yang membahayakan tubuh, dan Allah mempersilahkan kita makan semua makanan yang baik-baik. Karena yang baik-baik akan membawa kebaikan untuk tubuh, sedangkan yang tidak baik akan merusak (Kamil, 2014). Maka mengonsumsi makanan yang haram dan makanan yang mempunyai efek yang buruk bagi tubuh padahal mengetahui dan tidak ada asbab yang membolehkannya maka sudah termasuk dalam bermaksiat kepada Allah dan dianggap mengikuti langkah-langkah syaitan.

Dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman QS. al-Maidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتُهُ وَأَلْدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْهُودَةُ وَالْمُنْرَدِيَّةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِاتِّزَالِمْ ذَلِكَمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا

مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَاحْسِنُوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ
 فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ۖ لِإِثْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ۖ رَحِيمٌ ۙ ۳

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI. 2006: 107).

Adapun sebab diturunkan ayat ini yaitu, Hibban bin Abjar ra menjelaskan bahwa, kami bersama Rasulullah SAW ketika aku sedang memasak daging bangkai. tidak lama kemudian Allah menurunkan ayat ini yang isinya adalah mengharamkan bangkai. Setelah itu aku menumpahkan periuk yang isinya daging bangkai itu (Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI. 2006: 107).

Pada ayat ini, Allah swt. berfirman: *Diharamkan* oleh Allah bahkan siapa pun *atas kamu* memakan *bangkai*, yaitu binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sah, juga *darah* yang mengalir sehingga tidak termasuk hati dan jantung, *daging babi*, yakni seluruh tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya, demikian juga daging hewan apa pun yang *disembelih atas nama selain Allah* dalam rangka ibadah atau menolak mudharat yang diduga dapat tercapai dengan menyembelinya, dan diharamkan juga yang mati karena *tercekik* dengan cara atau alat apa pun, disengaja maupun tidak. Demikian juga yang *dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkan binatang buas, kecuali* jika binatang-binatang halal yang mengalami apa

yang disebut diharamkan juga bagimu apa yang *disembelih atas* atau untuk *berhala-berhala*, apa pun berhala itu. Dan diharamkan juga *mengundi nasib dengan anak panah*, yang demikian itu adalah *kefasikan*, yakni perbuatan yang mengantar pelakunya keluar dari koridor agama.

Ayat di atas tidak menyebut siapa yang mengharamkan makanan-makanan yang disebut di sini. Hal itu bukan saja karena setiap Muslim pasti mengetahui bahwa yang berwenang mengharamkannya hanya Allah swt., tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa apa yang akan disebut berikut ini sedemikian buruk sehingga siapa pun pasti akan jijik.

Sedangkan terkait dengan perburuan yang menggunakan binatang buat, dalam hal ini penggunaan hewan pemburu tidak bertujuan untuk melumpuhkan binatang buruan melainkan dimanfaatkan sebagai sarana pelacak keberadaan binatang buruan karena ia diberikan indra seperti penciuman yang melebihi manusia oleh Allah swt. sedangkan untuk mengeksekusi binatang buruan digunakan jebakan dan lain sebagainya dan tetap disembeli.

Pengharaman terhadap babi adalah sangat wajar, mengingat pola hidup babi yang sangat menyukai memakan kotoran. Dan juga terdapatnya cacing pita yang sangat berbahaya yang munculnya disebabkan oleh karena memakan daging babi. Sehingga hal ini dapat membahayakan manusia (Kamil, 2014)

Tentang kolagen yang berubah menjadi gelatin, tidak mengalami perubahan yang esensial. Esensi (dzatnya) tetap sama, meskipun terjadi perubahan beberapa sifat. Maka hukum gelatin adalah jelas yaitu haram dan tetap najis karena esensinya adalah najis. Karena esensi babi najis mughalladzah (najis besar) maka sama sekali tidak

boleh dimanfaatkan, baik untuk dimakan maupun untuk pembuatan suatu bahan atau alat dan perkakas (abdurrahman, 2002)

Allah maha Kuasa akan ciptannya, Allah telah menciptakan bumi untuk manusia, dan juga menjadikan bumi sebagai tempat ditebarkannya aneka jenis binatang-binatang melata yang memiliki bentuk dan fungsi yang sempurna. Bukti dan tanda kekuasaan Allah dapat dilihat pada firman Allah swt. pada surah al-Jatsiyah/45:

4

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ٤

Terjemahnya:

“Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini” (Al-Qur’an dan terjemahannya, Departemen Agama RI. 2006: 499).

Ayat-ayat di atas merupakan bukti-bukti keesaan Allah. Di atas berfirman: Dan juga pada penciptaan kamu, wahai umat manusia, dalam bentuk dan fungsi yang sempurna dan pada apa yang senantiasa ditebarkan-Nya di permukaan bumi dari aneka jenis binatang-binatang melata, terdapat juga tanda-tanda keesaan dan kekuasaan-Nya bagi kaum yang meyakini, dan pada perbedaan malam dan siang sekali ini yang datang, sekali itu, sekali malam yang panjang dan di kali ini lain siang, yang kesemuanya berdasar ketentuan yang tetap dan pasti, juga demikian pada apa yang diturunkan Allah dari langit-langit berupa rezeki, seperti hujan dan lain-lain., lalu dihidupkan-Nya, yakni dengan air hujan, bumi sesudah matinya, dan pada perkisaran angina ke berbagai arah, perbedaan suhu dan kekuatannya, serta manfaat atau bahayanya, pada semua itu terdapat pula ayat-ayat, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berakal. Itulah yang sungguh agung serta tinggi kedudukannya ayat-ayat kauniyah dan qauliyah Allah yang kami melalui malikat Jibril senantiasa

membacakannya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dalam al-Qur'an dengan haq untuk engkau sampaikan kepada umat manusia; maka dengan perkataan manakah lagi-sesudah kalam Allah itu dan ayat-ayat-Nya-mereka beriman? Yakni, kalau ayat-ayat kauniyah mereka tidak akui atau amalkan, tentu yang lain mereka lebih tidak akan percaya atau amalkan (Shihab, 2009)

Para ulama sepakat bahwa hewan ternak (al-An'an) seperti sapi, kambing, unta, dan kerbau adalah halal (Riswanto, 2008). Karena Al-Qur'an telah menghalalkannya. Allah swt. berfirman QS. al-Nahl/16: 5

وَاللَّائِمِمْ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ □ وَمَنْفَعٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ ۝

Terjemahnya:

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan” (Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama RI. 2006: 267).

Melalui ayat diatas Allah SWT menjelaskan tentang nikmat yang dilimpahkan kepada manusia melauai penciptaan binatang-binatang ternak. Allah menyebutkan nikmat yang Dia limpahkan kepada hamba-hamba-Nya, antara lain Dia menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu unta, sapi, dan kambing, seperti yang telah dirincikan di dalam surah Al-An'am sampai dengan firman-Nya, *Samaniyata azwaf* (delapan ekor ternak yang berpasang-pasangan). Allah pun telah menjadikan pada binatang-binatang ternak itu berbagai manfaat dan kegunaan buat mereka, yaitu bulunya mereka jadikan pakaian dan hamparan, air susunya mereka minum, dan dan anak-anaknya mereka makan (Abdullah.2004).

Pada Surah Al-Jatsyiah ayat 4 diatas mengajak kita untuk memperhatikan sekeliling alam kita, yang mana bertebaran berbagai macam mahluk hidup utamanya hewan-hewan yang terdiri dari begitu banyak jenisnya. Setiap hewan memiliki ciri

dan keunikan masing-masing. Memiliki fisik yang khas yang terbentuk berdasarkan lingkungan hidupnya, ada yang memiliki sayap untuk terbang, ada yang memiliki sirip untuk berenang, dan ada yang memiliki kaki untuk berlari, serta berbagai macam keunikan lainnya. Hal tersebut tidak terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan dan mengatur segalanya, maka dalam ayat tersebut dikatakan bahwa *terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini*. Hanya orang-orang yang yakin akan sifat Allah yang maha kuasa yang dapat menyadari bahwa dibalik hal luar biasa tersebut ada zat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan dan memelihara keteraturannya. Kemudian dijelaskan juga pada Surah An-Nahl ayat 5 bahwa, diantara jenis-jenis makhluk hidup tersebut ada yang dapat dipelihara sebagai hewan ternak dan dimanfaatkan bagian-bagian tubuhnya untuk keperluan manusia, diantaranya kulit dan bulu sebagai pakaian yang dapat menghangatkan, berbagai manfaat lain dan juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan. Namun tidak terlepas dari ayat sebelumnya yaitu surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-Baqarah ayat 168 yang menjelaskan bahwa tidak semua yang tersedia di muka bumi ini di halalkan oleh ajaran Islam, termasuk diantaranya hewan dan telah memberikan kejelasan terkait zat-zat yang diharamkan tersebut. Dalam Islam tegas diatur mengenai permasalahan halal dan haram dan jelas pula ganjaran yang diperoleh terkait hal tersebut. Dijelaskan pula dalam tafsir Al-Misbah, makanan yang haram ada dua macam, ada yang berdasarkan zatnya dan sesuatu yang bukan dari zatnya contohnya dari cara memperolehnya seperti hasil curian, sedangkan yang haram berdasarkan zatnya contohnya adalah babi.

Berdasarkan hal diatas dan keterkaitannya dengan latar belakang bahwa dalam dunia kesehatan marak digunakan gelatin yang bersumber dari gelatin babi sebagai

bahan dasar produk farmasi contohnya cangkang kapsul, maka bertolak pada keilmuan dan intergrasinya dengan ajaran Islam maka penting untuk melakukan penelitian guna memperoleh sumber gelatin dari zat yang halal. Maka dalam penelitian ini akan dilakukan pembuatan gelatin dari bahan dasar kulit dan tulang sapi, dan meningkatkan karakteristiknya dengan cara taut silang agar dapat bersaing dengan gelatin dari sumber babi.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif eksperimental yang dilakukan dengan menguji pengaruh manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol (Nazir, 2011).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *control group post test only*, dengan membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan (Sugiyono, 2012).

C. Sampel

Sampel penelitian ini adalah limbah kulit dan tulang sapi (*Bos taurus*) yang di ambil dari Rumah Pemotongan Hewan berlokasi di Dusun Tanetea, Desa Bontosumbu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

D. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan, FTIR HazMatID 360 Sistem[®], krus, oven Mammert[®], pH meter, pipet volumetri, Tanur Nabertherm[®], termometer, timbangan digital, *Viscometer Ostwald*, dan wadah tahan asam.

2. Bahan yang digunakan

Bahan baku yang digunakan adalah Aquades, Gelatin Komersil, Gliserol, Glukosa, Kitosan, Kulit Sapi, Larutan Asam Klorida 5%, Larutan Natrium Hidroksida 0,1 N, Natrium CMC, Natrium Periodat, Sukrosa, dan Tulang Sapi.

E. Prosedur Kerja

1. Pengambilan Sampel

Sampel berupa kulit dan tulang sapi basah diambil dari tempat pemotongan hewan di Dusun Tanetea, Desa Bontosumbu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

2. Pengolahan Sampel

Kulit dan tulang sapi diolah menjadi gelatin melalui beberapa tahap:

a. *Degreasing*

Kulit dan tulang sapi yang telah diperoleh, dilakukan proses pencucian atau pembersihan. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada kulit dan tulang. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan pemanasan kulit dan tulang sapi pada air mendidih selama 30 menit. Selanjutnya ditiriskan dan dipotong 2 cm untuk menambah luas permukaan (Huda, 2013).

b. *Demineralisasi*

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium dan garam-garam mineral yang terdapat didalam kulit sapi dan tulang sapi sehingga kulit dan tulang sapi yang dihasilkan menjadi lunak atau disebut *ossein* yang terdapat kolagen didalamnya (Huda W. N., 2013). Pertama-tama sampel direndam dengan NaOH 0,1 N untuk menghilangkan protein non-kolagen. Proses *demineralisasi* dilakukan menggunakan larutan HCl dengan konsentrasi 5% serta lama perendaman untuk kulit dan tulang sapi hingga kulit dan tulang sapi lunak atau disebut *ossein*. *Ossein* dicuci dengan menggunakan air mengalir hingga pHnya netral (Huda W. N., 2013)

c. *Ekstraksi*

Ossein yang ber-pH netral tersebut dimasukkan ke dalam *beaker glass* dan ditambahkan air suling, perbandingan *ossein* dengan air suling adalah 1:1 (b/v). Setelah itu diekstraksi dalam oven pada suhu 70°C selama 5 jam. Kemudian disaring dengan kain flanel (Huda, 2013)

d. *Pengeringan*

Larutan gelatin yang diperoleh dari ekstraksi oven dikeringkan dalam oven pada suhu 50°C sampai kering, setelah kering kemudian digiling dan dianalisis.

3. Analisis Kuantitatif Gelatin

Sifat fungsional gelatin sangat penting dalam aplikasi terhadap suatu produk. Sifat tersebut merupakan sifat fisika dan kimia yang mempengaruhi perilaku gelatin selama proses penyimpanan dan penyiapan. Sifat fisika gelatin antara lain persen rendamen, titik gel, viskositas dan waktu gelatinisasi, sedangkan sifat kimia gelatin antara lain kadar abu, pH dan hasil spektra FTIR (Ima, 2009).

1) Penentuan Rendamen

Rendamen ditentukan dengan cara gelatin dari kulit dan tulang sapi yang telah dikeringkan kemudian ditimbang. Hasil penimbangan tersebut dibagi dengan berat sampel yang digunakan untuk membuat gelatin tersebut (AOAC, 1995).

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat gelatin}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\%$$

2) Viskositas

Sampel kulit sapi, tulang sapi, dan gelatin komersil masing-masing ditimbang sebanyak 6,67 g kemudian dilarutkan dalam aquades hingga volume 100 ml. Kemudian didinginkan pada suhu 20°C dan diukur viskositasnya menggunakan alat viskometer *Ostwald* (Tazwir, 2007).

3) Penentuan Kadar Abu

Krus kosong dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 300°C selama 30 menit, dilakukan sebanyak 3 kali hingga bobot krus kosong adalah konstan. Kemudian gelatin ditimbang sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam krus lalu ditimbang bobot awalnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 600°C selama 5 jam. Proses penguapan dilakukan sampai sampel gelatin kulit dan tulang sapi setra gelatin komersil yang diukur berubah warna menjadi abu-abu, kemudian ditimbang (AOAC, 1995).

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat Abu}}{\text{Berat Gelatin}} \times 100\%$$

4) pH

Sampel gelatin kulit sapi, tulang sapi, dan gelatin komersil masing-masing sebanyak 1 gram ditimbang dan dilarutkan kedalam air pada suhu 80⁰C lalu tambahkan air hingga 100 ml. pH diukur pada suhu 25⁰C menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi terlebih dahulu (Tazwir, 2007).

5) Titik Gelatinasi

Gelatin kulit sapi, tulang sapi, dan gelatin komersil masing-masing sebanyak 1 g dilarutkan dengan air suling 15 ml lalu dipanaskan suhu 70 °C. Larutan didinginkan pada suhu kamar lalu 10 ml larutan dimasukkan dalam tabung reaksi yang dihubungkan dengan termometer raksa kemudian diberikan es pada keliling luar bagian tabung reaksi. Waktu gelatinisasi adalah waktu yang diperlukan larutan gelatin untuk meng-gel pada suhu tertentu (Ima, 2009).

6) Waktu Gelatinasi

Gelatin kulit sapi, tulang sapi, dan gelatin komersil masing-masing sebanyak 1 g dilarutkan dengan air suling 15 ml lalu dipanaskan suhu 70 °C. Larutan didinginkan pada suhu kamar lalu 10 ml larutan dimasukkan dalam tabung reaksi yang dihubungkan dengan termometer raksa kemudian diberikan es pada keliling luar bagian tabung reaksi. Titik gelatinisasi adalah suhu ketika larutan gelatin mulai menjadi gel pada permukaan larutan dan pada dasar tabung reaksi (Ima, 2009).

7) Penentuan karakteristik FTIR

Sampel dianalisis FTIR dengan melihat nilai ATR (*attenuated total refraction*). Nilai ATR diukur pada 400 and 4000 cm⁻¹ . dilakukan pengukuran absorbansi dan *collect base line* (Siimon, 2014).

4. Proses pembuatan gelatin taut silang

a. Bahan pentaut silang sukrosa

Bahan pentaut Sukrosa 3,42 g dilarutkan dalam 50 ml air suling (0,01 mol), kemudian dioksidasi dengan NaIO_4 0,02 mol (0,416 g) lalu di diamkan dalam ruang gelap selama 6 jam.

Gelatin taut silang dibuat dengan melarutkan Sukrosa teroksidasi 2% kemudian dilarutkan dalam 10 ml etanol lalu ditambahkan larutan gelatin 0,5 g dalam 10 ml air suling, pembuatan larutan gelatin dilakukan pada suhu 70°C . Campuran gelatin dan sukrosa di aduk dengan kecepatan 200 rpm kemudian dipanaskan dalam oven dengan suhu 50°C selama 72 jam. Gelatin taut silang yang diperoleh lalu dihaluskan (Jalaja, Electrospun gelatin nanofibers: A facile cross-linking approach using oxidized sucrose, 2015).

b. Bahan pentaut glukosa

Pembuatan gelatin taut silang dilakukan dengan membuat larutan glukosa 0,1 g dalam 10 ml larutan asam asetat 10 M, lalu ditambahkan larutan gelatin 25% (0,89 g) dalam air suling sebanyak 10 ml, larutan gelatin di buat dengan pemanasan pada suhu 70°C selama 15 menit. Campuran larutan gelatin dan glukosa lalu di aduk dengan kecepatan 200 rpm selama 15 menit. Campuran lalu dipanaskan dalam oven dengan suhu 70°C selama 4 jam. Gelatin tertaut silang yang diperoleh dikeringkan lalu dihaluskan (siimon, 2014).

c. Bahan pentaut kitosan

Gelatin taut silang dibuat dengan melarutkan kitosan 0,5 g dalam larutan asam asetat 1% sebanyak 10 ml lalu diaduk selama 15 menit. Larutan ke 2 dibuat dengan

melarutkan gelatin 0,5 g dalam air suling 100 ml kemudian di panaskan pada suhu 70 °C selama 15 menit .

Larutan kitosan dicampurkan ke dalam larutan gelatin dengan perbandingan (1:1) lalu diaduk pada suhu kamar. larutan natrium sulfat 20% ditambahkan dalam campuran sebanyak 1 mL. Campuran dipanaskan dalam oven dengan suhu 70⁰C. Gelatin taut silang lalu di haluskan (Husain, 2008).

d. Bahan pentaut silang gliserol

Gelatin taut silang dibuat dengan melarutkan gelatin 0,669 g dalam air suling 15 ml, di tambahkan larutan asam sitrat 20% (2,5 g) dalam 10 ml. Lalu dipanaskan pada suhu 80⁰C sampai 30 menit dengan pengadukan 200 rpm selama 30 menit. Campuran didinginkan lalu ditambahkan gliserol 0,334 g kedalam larutan gelatin dan asam sitrat, lalu ditambahkan 1 ml NaOH 1N untuk membuat larutan suasana basa. Campuran dipanaskan pada suhu 80⁰C selama 30 menit dengan pengadukan 200 rpm selama 15 menit. Larutan didinginkan dalam suhu ruang selama 48 jam. Gelatin hasil taut silang di keringkan lalu di haluskan (Urangga, 2016).

e. Bahan pentaut silang Natrium karboksi metil selulosa

Natrium karboksi metil selulosa sebanyak 0,2 g dilarutkan dalam 10 ml etanol (2%), lalu ditambahkan larutan gelatin 0,5 g dalam 10 ml air suling, pembuatan larutan gelatin dilakukan dengan pemanasan pada suhu 70 °C. Campuran gelatin dan Natrium karboksi metil selulosa dipanaskan dalam oven dengan suhu 50⁰C selama 72 jam. Gelatin taut silang kemudian dihaluskan.

5. Analisis kuantitatif gelatin tertaut silang

Pengukuran Viskositas, Penentuan karakteristik FTIR, Pengujian suhu gelatinisasi, dan Pengujian waktu gelatinisasi dilakukan sesuai dengan prosedur pada bagian 3 dari prosedur pengerjaan.

6. Analisis pengaruh konsentrasi terhadap viskositas

Sampel ditimbang 1 g dan dilarutkan dengan air suling 15 ml (6,67%) pada suhu 70 °C selama 15 menit. Larutan gelatin kemudian di ukur viskositasnya pada suhu 20 °C dengan viskometer ostwald (Tazwir, 2007), kemudian di tambahkan 5 ml air suling lalu diukur viskositasnya pada suhu yang sama, dilakukan berulang sampai 5 deret konsentrasi gelatin (6,67%, 5,00%, 4,00%, 3,33%, dan 2,80%), kemudian di amati kurva yang dihasilkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan alur pembuatan bahan dasar gelatin dengan mengekstrak dari kulit dan tulang sapi, dilakukan pengkarakterisasian fisika kimia, analisis FTIR ekstrak gelatin, selanjutnya dilakukan pembuatan gelatin taut silang dan pengukur peningkatan viskositas dan analisis FTIR gelatin taut silang. Berikut hasil yang diperoleh:

1. Hasil karakteristik organoleptis dan sifat fisika kimia serbuk gelatin hasil ekstraksi dari kulit dan tulang sapi


Tabel 6. Hasil organoleptis serbuk gelatin kulit dan tulang sapi.

Sampel	Warna	Bau	Bentuk	Rasa
Gelatin Kulit Sapi	Kuning keputihan	Khas Sapi	Serbuk	Kasar
Gelatin Tulang Sapi	Kuning kecoklatan	Khas Sapi	Serbuk	Kasar
Gelatin Komersil	Kuning Keputihan	Khas Gelatin	Serbuk	Kasar


Tabel 7. Karakteristik fisika kimia serbuk gelatin kulit dan tulang sapi.

Karakteristik	Gelatin Kulit Sapi	Gelatin Tulang Sapi	Gelatin Komersil	Syarat GMIA
Rendamen(%)	11,72	6,36	-	-
Viskositas(cP)	4,412	4,165	4,608	2,0 - 7,5
Kadar Abu(%)	0,787	1,387	0,695	0,3 - 2
pH	4,7	4,3	4,9	3,8 - 5,5
Titik Gelatinasi(°C)	2	2	3	-
Waktu Gelatinasi(detik)	357,16	505,84	260,38	-

2. Hasil pengukuran FTIR gelatin kulit dan tulang sapi sebelum dan setelah taut silang.





(a)





(b)


Gambar 1. hasil pengukuran FTIR gelatin, (a) kulit sapi, (b) kulit sapi + sukrosa.




Gambar 2. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) kulit sapi, (b) kulit sapi + glukosa.




Gambar 3. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) kulit sapi, (b) kulit sapi + kitosan.




Gambar 4. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) kulit sapi, (b) kulit sapi + gliserol.



Gambar 5. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) kulit sapi, (b) kulit sapi + NaCMC.




(a)




(b)

Gambar 6. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) tulang sapi, (b) tulang sapi + sukrosa.




(a)




(b)


Gambar 7. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) tulang sapi, (b) tulang sapi + glukosa



Gambar 8. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) tulang sapi, (b) tulang sapi + kitosan.



Gambar 9. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) tulang sapi, (b) tulang sapi + gliserol.



Gambar 10. hasil pengukuran FTIR gelatin (a) tulang sapi, (b) tulang sapi + NaCMC.

Tabel 8. Data spektrum inframerah gelatin kulit sapi dan gelatin taut silang

Gugus Fungsi	Peak	Absorbansi					
		GKS	GKS + Sukrosa	GKS + Glukosa	GKS + Kitosan	GKS + Gliserol	GKS + Na CMC
Amida A	3500-3000	0,135	0,13	0,09	0,14	0,13	0,05
Amida B	3500-3000	0,075	0,075	0,055	0,08	-	0,035
Amida I	1700-1600	0,405	0,415	0,23	0,385	0,29	0,15
Amida II	1600-1500	0,30	0,305	0,155	0,27	0,18	0,125
Amida III	1300-1200	0,20	0,205	0,13	0,175	0,40	0,09
Aldimina	1500-1400	0,20	0,205	0,13	0,185	-	0,095

Keterangan : GKS : Gelatin kulit sapi

Tabel 9. Data spektrum inframerah gelatin tulang sapi dan gelatin taut silang

Gugus Fungsi	Peak	Absorbansi					
		GTS	GTS + Sukrosa	GTS + Glukosa	GTS + Kitosan	GTS + Gliserol	GTS + Na CMC
Amida A	3500-3000	0,06	0,085	0,075	0,15	0,08	0,055
Amida B	3500-3000	0,045	0,055	0,045	0,065	-	0,035
Amida I	1700-1600	0,16	0,26	0,185	0,295	0,16	0,14
Amida II	1600-1500	0,135	0,20	0,14	0,24	0,10	0,115
Amida III	1300-1200	0,095	0,15	0,115	0,145	0,18	0,09
Aldimina	1500-1400	0,10	0,145	0,105	0,145	-	0,085

Keterangan : GTS : Gelatin tulang sapi

3. Hasil pengukuran titik gelatinasi, waktu gelatinasi, dan viskositas gelatin taut silang.

Setelah didapatkan serbuk gelatin maka dilanjutkan pada tahap taut silang untuk melihat ada tidaknya perubahan viskositas pada gelatin sebelum dan setelah taut silang. Adapun aspek-aspek yang diamati diantaranya, suhu dan titik gelatinasi, ada tidaknya peningkatan viskositas, dan pengukuran pada FTIR. Pada penelitian ini digunakan 5 macam bahan pentaut yaitu, sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC. Berikut data hasil yang diperoleh setelah pengukuran:

Tabel 10. Hasil uji titik dan waktu gelatinasi gelatin taut silang.

Sampel	Bahan Pentaut	Titik Gelatinasi (°C)	Standar Deviasi Titik Gelatinasi(°C)	Waktu Gelatinasi (s)	Standar Deviasi Waktu Gelatinasi (s)
Gelatin Kulit Sapi	Sukrosa	4,17	0,58	443,91	35,80
	Glukosa	3,83	0,29	593,82	11,65
	Kitosan	3,17	1,04	339,44	9,26
	Gliserol	3,83	0,58	485,88	13,90
	NaCMC	2,83	0,29	1.202,26	12,23
Gelatin Tulang Sapi	Sukrosa	4,00	0,50	519,64	26,29
	Glukosa	3,83	0,29	628,92	22,47
	Kitosan	3,33	0,58	563,52	35,01
	Gliserol	3,50	0,87	522,27	78,36
	NaCMC	2,83	0,29	1.241,46	57,99
Gelatin Koersil	Sukrosa	6,33	0,58	289,40	31,12
	Glukosa	5,67	1,53	487,60	26,70
	Kitosan	12,33	2,08	223,00	26,63
	Gliserol	10,00	1,00	319,00	48,60
	NaCMC	6,33	0,58	656,60	23,30

Tabel 11. Hasil pengukuran viskositas gelatin taut silang

Gelatin	Bahan Pentaut	Viskositas (cP)				% peningkatan
		Hasil Taut Silang ¹	Gelatin sampel ²	Bahan Pentaut ³	Campuran ⁴ (Sampel + Pentaut)	
Kulit Sapi	Suksosa	9,225	2,008	1,602	3,610	60,869
	Glukosa	8,830	3,176	1,247	4,422	49,914
	Kitosan	6,985	2,117	4,862	6,980	0,080
	Gliserol	8,176	2,403	1,582	3,985	51,260
	NaCMC	7,008	2,008	10,314	12,322	-75,815
Tulang Sapi	Suksosa	8,629	1,860	1,602	3,462	59,884
	Glukosa	8,334	3,092	1,247	4,339	47,941
	Kitosan	6,163	2,040	4,862	6,902	-12,005
	Gliserol	7,092	2,295	1,582	3,877	45,335
	NaCMC	6,598	1,860	10,314	12,174	-84,517

Gelatin Komersil	Suksosa	3,9539	1,643	1,602	3,245	17,929
	Glukosa	3,846	1,934	1,247	3,181	17,291
	Kitosan	3,671	1,32	4,862	6,182	-68,401
	Gliserol	3,972	1,604	1,582	3,186	19,798
	NaCMC	4,443	1,641	10,314	11,955	-169,075

- Ket: - semua viskositas adalah nilai rata-rata dari tiga replikasi
- ¹ : Gelatin taut silang antara gelatin dengan bahan pentaut masing-masing.
 - ² : Viskositas yang diukur dengan jumlah gelatin yang digunakan dalam pentautan silang.
 - ³ : Viskositas yang diukur dengan jumlah bahan pentaut yang digunakan dalam pentautan silang.
 - ⁴ : Viskositas campuran adalah prediksi kekentalan jika gelatin + pentaut (sebagai masing-masing).

4. Pengukuran viskositas gelatin hasil taut silang pada deret konsentrasi.

Tabel 12. Hasil pengukuran viskositas gelatin taut silang pada deret konsentrasi.

Materi		Viskositas pada Variasi konsentrsai (cP)					Persamaan Garis
Gelatin	Pentaut silang	6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%	
Kulit Sapi	Sukrosa	9,225	8,545	7,907	7,384	6,872	$y = 59.828x + 5.3778$
Tulang Sapi		8,629	8,122	7,447	6,461	5,265	$y = 80.911x + 3.6571$
Kulit Sapi	Glukosa	8,830	8,287	7,950	7,122	6,518	$y = 56.928x + 5.2594$
Tulang Sapi		8,334	7,917	7,358	6,942	5,899	$y = 56.749x + 4.8158$
Kulit Sapi	Kitosan	6,985	6,630	6,149	5,761	5,049	$y = 46.483x + 4.0879$
Tulang Sapi		6,163	5,675	5,091	4,787	4,111	$y = 50.061x + 2.9826$
Kulit Sapi	Gliserol	8,176	7,635	6,630	6,038	5,581	$y = 68.972x + 3.8047$
Tulang Sapi		7,092	6,515	5,440	4,972	3,642	$y = 83.139x + 1.9074$
Kulit Sapi	NaCMC	7,008	6,181	5,390	4,389	3,057	$y = 95.147x + 1.0568$
Tulang Sapi		6,598	5,750	5,072	4,216	2,999	$y = 86.154x + 1.1707$

Dari persamaan garis diatas maka dapat dihitung konsetrasi gelatin kulit dan tulang sapi taut silang yang dibutuhkan untuk bentuk sediaan tertentu dengan kebutuhan viskositasnya masing-masing. Dalam penelitian ini dihitung berapa konsentrasi dari gelatin taut silang dari kulit dan tulang sapi untuk memenuhi persyaratan viskositas gelatin untuk pembuatan kapsul keras. Dari (Gmia, 2012) untuk pembuatan kapsul keras dibutuhkan gelatin dengan viskositas 4,5 – 5,5 cP yang diukur pada konsentrasi 6,67%. Berikut Hasil yang menunjukkan konsentrasi gelatin hasil taut silang dari kulit dan tulang sapi yang dibutuhkan untuk pembuatan kapsul keras menurut kebutuhan viskositas.

Tabel 13. Hasil perhitungan konsentrasi gelatin taut silang untuk pembuatan kapsul keras.

No	Bahan Pentaut	Konsentrasi (%)		
		Gelatin Kulit Sapi	Gelatin Tulang Sapi	Gelatin GMIA
1.	Sukrosa	0,20	2,27	6,67
2.	Glukosa	0,42	1,20	6,67
3.	Kitosan	3,03	5,02	6,67
4.	Gliserol	2,45	4,32	6,67
5.	NaCMC	4,66	5,02	6,67
viskositas		5,5 cP		

B. Pembahasan

Tahapan penelitian ini dimulai dari pengambilan sampel di Rumah Potong Hewan (RPH) kemudian dilakukan tahap penyiapan sampel dan ekstraksi. Pertama dilakukan degreasing untuk membersihkan dari pengotor dan pemotongan untuk menambah luas permukaan, pada tahap ini dilakukan perendaman dengan air mendidih selama \pm 30 menit, untuk mempermudah pemotongan dan memudahkan

pembersihan dari sisa daging. Kedua, dilakukan demineralisasi, namun sebelumnya dilakukan perendaman menggunakan NaOH 0,1 N selama 6 jam untuk menghilangkan protein selain kolagen dari kedua sampel. Selanjutnya kedua sampel direndam dengan HCl 5 % sampai terbentuk *ossein*, tujuannya adalah untuk menghilangkan kalsium dan garam-garam mineral dari sampel sehingga terbentuk konsistensi yang lunak (*Ossein*). Setelah itu sampel dicuci dengan air mengalir hingga pH netral. Ketiga, proses ekstraksi menggunakan air suling pada suhu 70°C dengan perbandingan 1:1 selama 5 jam. Setelah itu, sampel dan cairan ekstrak dipisahkan dengan penyaringan menggunakan kain flanel. Hasil ekstraksi memasuki tahap akhir yaitu pengeringan pada oven pada suhu 50 - 60°C hingga diperoleh ekstrak kering yang siap untuk di serbukkan. Selanjutnya serbuk yang diperoleh siap untuk dikarakterisasi.


Dari Tabel 4, terlihat bahwa serbuk gelatin hasil ekstraksi dari kulit sapi memiliki organoleptis yang lebih baik dibandingkan dengan gelatin tulang sapi dari segi warna. Serbuk gelatin kulit sapi lebih sesuai dengan gelatin komersil yaitu kuning keputihan dengan warna yang cerah, sedangkan serbuk gelatin dari tulang sapi kuning kecoklatan, lebih gelap dari gelatin kulit sapi dan gelatin komersil. Dari segi bau, serbuk gelatin kulit dan tulang sapi memiliki bau yang sama, khas hampir menyerupai bau amis susu. Sedangkan dari segi bentuk, dan rasa tidak ada perbedaan diantara ketiganya, baik serbuk gelatin dari kulit sapi, gelatin tulang sapi, maupun gelatin komersil sama-sama memiliki bentuk serbuk dan rasa yang kasar.

Dari Tabel 5. Dapat dilihat karakteristik fisika kimia serbuk gelatin hasil ekstraksi dari kulit dan tulang sapi dan perbandingannya dengan gelatin komersil dan persyaratan dari GMIA. Dari segi jumlah gelatin dari kulit sapi memiliki persentase

hasil ekstrak yang lebih tinggi yaitu mencapai 11,72%, dengan bobot yang dihasilkan yaitu 117,207 g dari 1 kg sampel kulit yang diekstraksi, sedangkan dari tulang sapi hanya 6,36%, dengan bobot yang diperoleh yaitu 63,648 g dari 1 kg sampel tulang sapi. Hasil diatas diperoleh dengan membandingkan antara bobot hasil penimbangan dari serbuk gelatin hasil ekstraksi dengan bobot penimbangan sampel kulit dan tulang sapi yang digunakan. Rendamen merupakan salah satu parameter penting yang dapat memperlihatkan tingkat keberhasilan, dan tingkat efisiensi dari proses ekstraksi, serta informasi yang penting untuk memprediksikan jumlah penggunaan sampel untuk mendapatkan jumlah tertentu ekstrak. Rendamen sangat di pengaruhi oleh bahan baku yang digunakan Menurut (Junianto. 2006: 27) gelatin merupakan hasil transformasi dari kolagen. Semakin banyak kolagen terdapat dalam bahan baku maka semakin banyak gelatin yang diperoleh dari hasil transformasi tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi nilai rendemen gelatin adalah struktur tulang. Rendahnya nilai rendemen gelatin dari tulang sapi disebabkan struktur tulangnya berongga, didalam rongga tersebut banyak terdapat sumsum yang bukan tersusun dari kolagen sehingga memperkecil nilai rendemen yang diperoleh.

Pengukuran visositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan dari gelatin, sebagaimana dalam GMIA bahwa tingkat kekentalan mempengaruhi kualitas dari gelatin dan sangat menentukan jenis penerapan atau kegunaan dari gelatin. Pengukuran dilakukan dengan melarutkan sebanyak 1 g serbuk gelatin dalam 15 ml air suling lalu diukur viskositasnya menggunakan alat *viscometer Ostwald*. Dari pengukuran diperoleh viskositas untuk kulit sapi adalah 4,412 cps, gelatin tulang sapi 4,165 cps, gelatin komersil 4,608 cps, sedangkan yang dipersyaratkan oleh GMIA adalah 2,0 – 7,5 cps. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 5 maupun histogram dibawah

ini, yang menunjukkan bahwa kedua sampel dan gelatin komersial memenuhi persyaratan dari GMIA, meskipun gelatin komersial memiliki viskositas yang masih lebih bagus dari kedua sampel namun perbedaannya hanya terpaut sedikit. Berikut histogram hasil pengukuran viskositas.




Gambar 11. Hasil pengukuran viskositas gelatin kulit dan tulang sapi dan gelatin komersil

Kadar abu merupakan zat anorganik pengotor yang ada dalam zat organik dalam hal ini gelatin. Kadar abu dalam gelatin bisa berasal dari bahan baku, kontaminasi saat proses pembuatan, maupun pada saat penyimpanan. Pengukuran kadar abu dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan bobot krus, dengan cara memanaskan krus dalam tanur pada suhu 300°C selama 30 menit kemudian didinginkan dalam desikator lalu di timbang. Perlakuan dilakukan berkali-kali hingga diperoleh 3 kali penimbangan yang bobotnya konstan. Setelah itu diisi krus dengan sampel sebanyak 1 g, lalu panaskan dalam tanur dengan suhu 600°C selama 5 jam hingga warna sampel berubah menjadi abu-abu. Krus didinginkan dalam desikator lalu ditimbang.

Hasil perhitungan kadar abu yang diperoleh yakni, untuk gelatin kulit sapi 0,787 gelatin tulang sapi 1,387, gelatin komersil 0,695, sedangkan yang


dipersyaratkan oleh GMIA adalah sebanyak 0,3 – 2% sehingga dapat dikatakan bahwa kedua sampel memenuhi persyaratan kadar abu dari GMIA meskipun masih lebih tinggi dibanding gelatin komersil. Kadar abu selain kontaminasi pada saat proses, juga dipengaruhi oleh jumlah mineral yang terkandung dalam sampel atau bahan baku pembuatan gelatin. Dari hal diatas terlihat bahwa jumlah kadar abu dari tulang sapi lebih tinggi dibanding dari kulit sapi, hal ini karena pada tulang terkandung lebih banyak mineral utamanya kalsium dibanding pada kulit, yang terlarut oleh asam pada saat proses demineralisasi. Namun, kemungkinan untuk tinggal bersama *ossein* masih ada dan terikut pada saat proses ekstraksi. Berikut histogram pengukuran kadar abu:



Gambar 12. Hasil pengukuran kadar abu dari gelatin kulit sapi, gelatin tulang sapi, dan gelatin komersil.

pH merupakan salah satu aspek karakteristik yang menentukan kualitas dari gelatin. Ekstraksi gelatin dari kulit dan tulang sapi pada penelitian ini menggunakan air suling yang memiliki pH netral namun proses perendaman pada tahap demineralisasi digunakan bahan asam yaitu HCl 5%, sehingga ekstrak gelatinnya digolongkan pada tipe A (asam). pengukuran pH dilakukan dengan melarutkan


sebanyak 1 gram gelatin dalam 100 ml air suling dan dilakukan pengukuran pH pada suhu 25⁰C menggunakan pH Universal dan pH meter. Nilai pH untuk gelatin kulit sapi adalah 4,7, tulang sapi 4,3, dan gelatin komersil 4,9. Pada penelitian ini gelatin kulit sapi dan tulang sapi memiliki nilai pH yang memenuhi persyaratan menurut GMIA (2012) dengan standar 3,8-5,5 untuk tipe asam. Menurut (Huda, 2013), semakin tinggi konsentrasi pelarut asam yang digunakan maka gelatin yang dihasilkan derajat keasamannya mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi konsentrasi yang digunakan maka asam akan semakin pekat dan juga asam yang terikat pada ossein akan semakin tinggi. Berikut histogram yang menunjukkan pengukuran pH:



Gambar 13. Hasil pengukuran pH dari gelatin kulit sapi, gelatin tulang sapi, dan gelatin komersil.

Titik gelatinasi dan suhu gelatinasi merupakan suhu dan waktu yang dibutuhkan gelatin untuk berubah konsistensi dari cair menjadi gel. Pengukurannya dilakukan dengan melarutkan sebanyak 6,67 g sampel gelatin tulang dan kulit sapi serta gelatin komersil sebagai pembanding dalam 100 ml air suling, lalu didinginkan.

Diukur suhu dengan thermometer dan waktu dengan stopwatch yang diperlukan hingga membentuk gel. Dari pengukuran yang dilakukan diperoleh bahwa bahwa titik gelatinasi sampel kulit dan tulang sapi memiliki kesamaan suhu gelatinasi yaitu 2°C , namun waktu gelatinasinya berbeda yaitu 357,16 detik atau setara dengan 5 menit 57,16 detik untuk kulit sapi, dan 505,84 detik atau setara dengan 8 menit 25,84 detik untuk tulang sapi, sedangkan gelatin komersil memiliki titik gelatinasi 3°C dan waktu gelatinasi 260,38 detik 4 menit 20,38 detik. Berikut histogram titik dan suhu gelatinasi:



Gambar 14. Hasil pengukuran titik dan waktu gelatinasi gelatin kulit sapi, gealtin tulang sapi, dan gelatin komersial.

Untuk mengetahui bahwa serbuk yang diperoleh merupakan gelatin maka dilakukan pengukuran dengan spektroskopi FTIR. Kurva puncak serapan khas gelatin dibagi menjadi 4 bagian, yaitu daerah serapan amida A pada v $3600\text{-}2300\text{ cm}^{-1}$, amida I pada v $1636\text{-}1661\text{ cm}^{-1}$, amida II pada v $1560\text{-}1335\text{ cm}^{-1}$, dan amida III pada v 1300-

1200 cm^{-1} (Puspawati. 2012: 83). Dari sampel gelatin kulit dan tulang sapi seperti pada gambar 1 dan 2, menunjukkan adanya serapan pada puncak tersebut.

Analisis gugus fungsi juga dilakukan pada gelatin kulit dan tulang sapi taut silang dengan menggunakan instrumentasi spektroskopi FT-IR (*Fourier Transform-Infrared*). Spektrum infrared menunjukkan perbedaan antara gelatin tulang sapi dan gelatin taut silang terkhusus pada amida A (N-H *stretching*) dan amida B (N-H *stretching*) pada panjang gelombang 3500-3000 cm^{-1} , amida I (C=O *stretching*) dengan bilangan gelombang 1700-1600 cm^{-1} , amida II (N-H *bending* dan C=O *stretching*) pada bilangan gelombang 1600-1500 cm^{-1} , dan amida III (C-N *stretching* dan N-H *bending*) dengan panjang gelombang 1300-1200 cm^{-1} . (Talebian, 2007). Pada daerah bilangan gelombang 1500-1400 cm^{-1} , terdapat *peak* yang kuat yang diketahui sebagai gugus aldimina (CH=N).

Dibandingkan dengan spektra gelatin tulang sapi, gelatin taut silang dengan sukrosa mengalami peningkatan intensitas serapan dari 0,06 menjadi 0,085 pada amida A, 0,045 menjadi 0,055 pada amida B, 0,16 menjadi 0,26 pada amida I, 0,135 menjadi 0,20 pada amida II, 0,095 menjadi 0,15 pada amida III. Pada gelatin taut silang dengan glukosa menjadi 0,075 pada amida A, 0,045 pada amida B, 0,185 pada amida I, 0,14 pada amida II, dan 0,115 pada amida III. Absorbansi pada gelatin taut silang pada kitosan sebesar 0,15 pada amida A, 0,065 pada amida B, 0,295 pada amida I, 0,24 pada amida II, dan 0,145 pada amida III. Pada gelatin taut silang pada gliserol, terjadi peningkatan menjadi 0,08 pada amida A, 0,16 pada amida I, 0,10 pada amida II, 0,18 pada amida III, dan tidak ada *peak* yang muncul pada amida B. Sementara itu, gelatin taut silang dengan Na CMC menunjukkan penurunan menjadi 0,055 pada amida a, 0,035 pada amida B, 0,14 pada amida I, 0,115 pada amida II, dan

0,09 pada amida III (lihat Tabel 7). Dari data ini, gelatin taut silang dengan kitosan, dengan glukosa, dan dengan sukrosa menunjukkan peningkatan intensitas serapan sehingga gelatin dan bahan tersebut memiliki interaksi intermolekular lebih banyak yang menyebabkan gelatin dan bahan-bahan tersebut tertaut silang (Talebian, 2007).


Gugus fungsi yang teramati dalam proses taut silang adalah gugus aldimina ($\text{CH}=\text{N}$). Membran yang tertaut silang diidentifikasi dengan perubahan warna yang perlahan dari putih menjadi kuning. Perubahan warna terjadi karena hubungan aldimina ($\text{CH} = \text{N}$) terjadi pada proses taut silang. Penyerapan gugus aldimina terjadi pada 1450 cm^{-1} . Selanjutnya, puncak tambahan diamati pada $1470\text{-}1570 \text{ cm}^{-1}$, yang meningkat saat reaksi taut silang berlanjut (Nguyen, 2010). Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya di mana glutaraldehid memiliki gugus aldehyd (CHO) yang bereaksi dengan gugus amino pada residu lisin protein, sama dengan gugus fungsi pada kitosan, sukrosa, dan glukosa yang juga memiliki gugus aldehyd (Nguyen, 2010). Hasil tersebut dibuktikan dengan peningkatan intensitas serapan gugus aldimina pada taut silang sukrosa, glukosa, dan kitosan.

Dibandingkan dengan spektra gelatin kulit sapi, gelatin taut silang dengan sukrosa mengalami sedikit penurunan intensitas serapan dari 0,135 menjadi 0,13 pada amida A, 0,075 tetap menjadi 0,075 pada amida B, peningkatan dari 0,405 menjadi 0,415 pada amida I, 0,30 menjadi 0,305 pada amida II, 0,20 menjadi 0,205 pada amida III. Pada gelatin taut silang dengan glukosa absorbansi yang terukur sebesar 0,13 pada amida A, 0,075 pada amida B, 0,415 pada amida I, 0,305 pada amida II, dan 0,205 pada amida III. Sementara itu, pada glukosa absorbansi sebesar 0,09 pada amida A, 0,055 pada amida B, 0,23 pada amida I, 0,155 pada amida II, dan 0,13 pada amida III. Absorbansi yang terukur pada gelatin taut silang dengan kitosan sebesar


0,14 pada amida A, 0,08 pada amida B, 0,385 pada amida I, 0,27 pada amida II, dan 0,175 pada amida III. Gelatin taut silang dengan gliserol sebesar 0,13 pada amida A, 0,29 pada amida I, 0,18 pada amida II, 0,40 pada amida III, sementara pada amida B tidak terbentuk *peak*. Pada gelatin taut silang dengan Na CMC, absorbansi yang terukur pada amida A adalah 0,05, pada amida B 0,035, amida I 0,15, amida II 0,125, dan amida III 0,09 (lihat Tabel 6). Terjadi pula peningkatan intensitas serapan gugus aldimina dari 0,20 menjadi 0,205 pada sukrosa. Dari data tersebut, yang mengalami peningkatan hanya pada gelatin taut silang dengan sukrosa sehingga dapat disimpulkan bahwa taut silang gelatin-sukrosa telah terbentuk.

Setelah analisis FTIR terhadap gelatin hasil taut silang dilanjutkan dengan pengujian titik dan waktu gelatinasi. Seperti disebutkan diatas bahwa titik gelatinasi dan waktu gelatinasi adalah suhu dan waktu yang diperlukan oleh sampel untuk berubah menjadi gel, setelah dilakukan perlakuan yang sama dengan gelatin sebelum taut silang, ternyata hasil pengukuran untuk gelatin hasil taut silang mengalami pergeseran suhu gelatinasi yang beragam tergantung bahan pentautnya dan estimasi waktu yang beragam pula. Hasil pengukurannya sesuai dengan tabel 6, berikut jenis gelati, bahan pentaut dengan titik dan suhu gelatinasi secara berurut diantaranya: gelatin kulit sapi dengan bahan pentaut sukrosa memiliki suhu $4,17 \pm 0,58^{\circ}\text{C}$ selama $443,91 \pm 35,80$ detik, glukosa $3,83 \pm 0,29^{\circ}\text{C}$ selama $593,82 \pm 11,62$ detik, kitosan $3,17 \pm 1,04^{\circ}\text{C}$ selama $339,44 \pm 9,26$ detik, gliserol $3,83 \pm 0,58^{\circ}\text{C}$ selama $485,88 \pm 13,90$ detik, dan NaCMC $2,83 \pm 0,29^{\circ}\text{C}$ selama $1.202,26 \pm 12,23$ detik, sedangkan untuk gelatin tulang sapi dengan bahan pentaut sukrosa $4 \pm 0,50^{\circ}\text{C}$ selama $519,64 \pm 26,29$ detik, glukosa $3,83 \pm 0,29^{\circ}\text{C}$ selama $628,92 \pm 22,47$ detik, kitosan $3,33 \pm 0,58^{\circ}\text{C}$ selama $563,52 \pm 35,01$ detik, gliserol $3,50 \pm 0,87^{\circ}\text{C}$ selama $522,27 \pm 78,36$

detik, dan NaCMC $2,83 \pm 0,29^{\circ}\text{C}$ selama $1.241,46 \pm 57,99$ detik. Sedangkan untuk gelatin komersil dengan bahan pentaut sukrosa $5,67 \pm 0,58^{\circ}\text{C}$ selama $289,40 \pm 31,12$ detik, glukosa $6,33 \pm 1,53^{\circ}\text{C}$ selama $487,60 \pm 26,70$ detik, kitosan $12,33 \pm 2,08^{\circ}\text{C}$ selama $223,00 \pm 26,63$ detik, gliserol $10,00 \pm 1,00^{\circ}\text{C}$ selama $319 \pm 48,60$ detik, dan NaCMC $6,33 \pm 0,58^{\circ}\text{C}$ selama $656,60 \pm 23,30$ detik. Berikut histogram pengukuran titik dan waktu gelatinasi dari sampel sebelum dan setelah taut silang:



Gambar 15. Hasil pengukuran titik gelatinasi gelatin taut silang



Gambar 16. Hasil pengukuran waktu gelatinasi gelatin tulang sapi

Viskositas merupakan aspek pengukuran yang sangat penting pada penelitian ini. Salah satu aspek yang menjadi landasan atau tolak ukur berhasil tidaknya taut silang yang dilakukan pada gelatin hasil ekstraksi adalah adanya peningkatan viskositas dari gelatin awal ke gelatin hasil taut silang. Metode pengukurannya sama dengan pengukuran sampel sebelum taut silang dengan menggunakan alat *viskometer ostwald*. Dari pengukuran diperoleh viskositas diantaranya untuk gelatin kulit sapi dengan bahan pentaut sukrosa memiliki nilai viskositas yaitu 9, 225 cP, glukosa 8,830 cP, kitosan 6,985 cP, gliserol 8,176 cP, dan NaCMC 7,008 cP. Sedangkan untuk viskositas dari gelatin tulang sapi taut silang dengan bahan pentaut sukrosa memiliki nilai 8,629 cP, glukosa 8,334 cP, kitosan 6,163 cP, gliserol 7,092 cP dan NaCMC 6,598. Berikut histogram perbandingan peningkatan viskositas dari masing-masing bahan pentaut:



Gambar 17. Hasil perbandingan peningkatan viskositas gelatin kulit sapi taut silang.



Gambar 18. Hasil perbandingan peningkatan viskositas gelatin kulit sapi taut silang.

Dari histogram diatas dapat dilihat adanya perbedaan peningkatan viskositas yang dipengaruhi oleh jenis bahan pentaut yang digunakan. Adapun hasil terbaik diperoleh setelah menghitung persen peningkatan dari masing masing gelatin taut silang, maka dapat disimpulkan bahwa bahan pentaut yang paling baik adalah sukrosa dengan persen peningkatannya yaitu 60,869% untuk gelatin kulit sapi dan 59,884% untuk gelatin tulang sapi. Berikut histogram yang menunjukkan persen peningkatan viskositas dari masing-masing bahan pentaut:




Gambar 19. Persen Peningkatan Viskositas Gelatin Kulit Sapi Taut Silang



Gambar 20. Persen Peningkatan Viskositas Gelatin Tulang Sapi Taut Silang

Penerapan gelatin dalam berbagai bidang begitu luas, baik dalam bidang makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, bahkan sampai pada industri fotografi. Maka pada penelitian ini dilakukan pengukuran viskositas gelatin kulit dan tulang sapi taut silang pada lima deret konsentrasi yaitu 6,67%, 5,00%, 4,00%, 3,33%, dan 2,80%, kemudian dari deret tersebut diperoleh persamaan garis seperti tertera pada sub-bab hasil pengukuran viskositas gelatin pada deret konsentrasi diatas. Selanjutnya dengan persamaan garis tersebut digunakan untuk menghitung kemampuan gelatin taut silang sebagai bahan dasar/tambahan pada jenis sediaan tertentu dinilai dari segi sumbangsi viskositasnya. Maka dari hasil pada tabel 9, dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh viskositas yang sama dalam pembuatan cangkang kapsul dibutuhkan jumlah gelatin taut silang yang lebih sedikit dibanding gelatin pada umumnya. Dalam hal ini untuk memenuhi persyaratan viskositas bahan dasar gelatin untuk pembuatan cangkang kapsul keras, yaitu dengan viskositas 5,5 cP dibutuhkan gelatin taut silang dengan konsentrasi gelatin kulit dengan bahan pentaut sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC secara berturut-turut yaitu 0,20%,

0,42%, 3,03%, 2,45%, dan 4,66%. Sedangkan untuk gelatin tulang sapi taut silang berturut-turut yaitu, 2,27%, 1,20%, 5,02%, 4,32%, dan 5,02%. Sedangkan untuk gelatin pada umumnya menurut (Gmia, 2012), untuk pembuatan cangkang kapsul dengan viskositas 4,5 – 5,5 cP dibutuhkan dengan konsentrasi 6,67%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik yang diperoleh adalah gelatin dengan bahan pentaut sukrosa untuk kulit sapi dan gelatin dengan bahan pentaut glukosa pada tulang sapi. Berikut histogram yang menunjukkan konsentrasi masing-masing gelatin taut silang yang dibutuhkan dalam pembuatan cangkang kapsul:



Gambar 21. Hasil perhitungan kebutuhan konsentrasi gelatin untuk kapsul keras

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, diantaranya:

1. Gelatin dari kulit dan tulang sapi memiliki karakteristik yang memenuhi syarat GMIA.
2. Bahan yang paling baik sebagai pentaut silang untuk gelatin kulit dan tulang sapi adalah sukrosa.
3. Gelatin yang telah ditaut silang dengan bahan pentaut silang sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC menunjukkan peningkatan viskositas.

B. Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan tindak lanjut terkait penelitian ini, diantaranya diperlukan adanya pengukuran kekuatan gel dan aplikasi gelatin pada bentuk sediaan tertentu, apalagi gelatin merupakan suatu bahan/zat yang memiliki banyak penerapan, mulai dari sektor obat-obatan, makanan, kosmetik, bahkan sampai industri fotografi.

DAFTAR PUSTAKA

- A Martin, s. P. (1993). *Farmasi Fisik edisi 3*. jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Abdullah. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Abdurrahman. (2002). *halal dan haram babi*. jakarta: gema insani press.
- Agnes T, A. d. (2015). *Kajian Gelatin Kulit Ikan Tuna (Thunnus Albacares) yang diproses Menggunakan Asam Asetat*. Vol 1 No. 5.
- Aini, N dan Sofia. (2011). *Pengaruh Suhu dan Ukuran Tulang Ayam terhadap Yield Ekstraksi Protein Menggunakan Larutan Soda Api*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Anonim. (1979). *farmakope Indonesia edisi 3*. jakarta: Depkes RI.
- Ansel, H. C. (1989). *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- AOAC. (1995). *Official Methods Of Analysis Of Association Official Agricultur Chemist Volume One*. USA.: Assosiation of Official Analytical Chemist INC: USA
- Ar-Rifa'i, M. N. (2000). *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: gema insani.
- Asmi, N. (2014). *Pengaruh Perbedaan Bagian Kulit dan pH Larutan Perendam Jeruk Nipis (Citrus Aurantifolia) Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Kerupuk Kulit Kerbau*. Skripsi Sarjana, Program Studi Teknologi Hasil Ternak Jurusan Produksi Ternak Fakultas peternakan Universitas hasanuddin.
- Agama, departemen. (2007). *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahannya*. Depok: Surabaya Halim.
- Budiharto. (2008). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Chin, Y.W. (1992). *Novel Drug Delivery System edisi 2*. New York: Marcel Dekker Inc
- Djojowidagdo, S. (1983). *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak*. yogyakarta: simposium nasional.

- Gadri, A. (2012). *Stabilitas Kadar dan Laju Disolusi Ketoprofen dalam Sediaan Kapsul Gelatin dan HPMC-Karagenan*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- GMAP. (2004). *Gelatin Manufacture Association of Asia Pacific*. Gelatin, http://www.gmap-gelatin.com/gelatin_adv.html.
- Gmia. (2012). *Gelatin Handbook*. USA: gelatin manufacture institute of america.
- Gmia. (2006). *Gelatin Handbook*. USA: gelatin manufacture Institute of America.
- GME. (2009). *gelatin handbook*. Eropa: Gelatin Manufacturers of Europe.
- Hendradia, E., Chasanah, U., Indriani, T., & Fionnayuristy, F. (2013). *Pengaruh Gliserin dan Propilenglikol Terhadap Karakteristik Fisik, Kimia dan SPF Sediaan Krim Tipe O/W Ekstrak Biji Kakao (Theobroma cacao L.)*. PharmaScientia, Vol 2 No.1.
- Huda, W. N. (2013). *Karakteristik Fisik Dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (Gallus Gallus Bankiva) Dengan Variasi Lama Perendaman Dan Konsentrasi Asam*. Jurnal Teknosains Pangan Vol 2 No 3, 70-75.
- Husain. (2008). *Preparation of genipin cross-linked chitosan-gelatin microcapsules for encapsulation of Zanthoxylum limonella oil (ZLO) Using salting out methode*. Departement of chemical science., 414-420.
- Ima. (2009). *Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (Lutjanus sp) Hasil Proses Perlakuan Asam*. Bogor.
- Indonesia, F. (2008). *Teknologi Freeze Drying Technology: for Better Quality & Flavor of Dried Products*. Vol 3.
- Irwandi. (2009). *Extraction and characterization of gelatin from different marine fish species in Malaysia*. International food research journal, 381-389.
- Jalaja, Nirmala, James(2015). *Electrospun gelatin nanofibers: A facile cross-linking approach using oxidized sucrose*. International journal of biological macromolecules, 270-278.
- Djojowidagdo, S. (1983). *Pengaruh Iklim Terhadap Penyimpanan Kulit Mentah Maupun Kulit Samak*, Yogyakarta: Simposium Nasional.

- Junianto, K. H. (2006). *Produksi Gelatin Dari Tulang Ikan Dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Cangkang Kapsul*.
- Kamil. (2014). *Halal Haram dalam Islam*. Depok: Mutiara Allamah Utama.
- L Lachman, L. H. (1994). *teori dan praktek farmasi industri Vol 3*. jakarta: universitas indonesia.
- Lieberman, H. M. (1988). *Pharmaceutical dosage forms disperse systems*. Vol 1.
- LP, K., R, G., & GD, G. (2010). *Development and evaluation of topical gel of minoxidil from different polymer bases in application of alopecia*. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Vol 2 No. 3.
- Lund. (1994). *The Pharmaceutical codex: Principle and practice of pharmaceutics* edisi 12.
- Marsaid, d. L. (2000). *Karakterisasi Sifat Kimia, Fisik ,dan Termal Ekstrak Gelatin dari Tulang Ikan Tuna (Thunnus Sp) pada Variasi Larutan Asam untuk Perendaman*.
- Mulyanti. (2013). *Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam*.
- mutschler, E. (1999). *Dinamika Obat*. bandung: Instisute teknologi bandung.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia.
- Nhari, e. a. (2012). *Analytical Methods for Gelatin Differentiation from Bovine and Porcine Origins and Food Products* Vol 77.
- Nur, S. (2011). *Dukungan Rekayasa Sistem Kelembagaan Jaminan Mutu Pasokan Bahan Baku Kulit Sapi untuk Pengembangan Agroindustri Gelatin* Vol 8.
- Parker, A.L. (1982). *principle of Biochemistry*. Maryland: Worth Publisher Inc.
- Poppe, J. (1992). *Gelatine in Thickening and Gelling Agent for Food*. New York: Academic Press
- Prince, L. M. (1977). *Microemulsions they and practice*. New York: Academic Press.


- R. I. Tranggono, d. l. (2007). *buku pegangan ilmu pengetahuan kosmetik*. jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmania, R. A. (2013). *Ekstraksi gelatin dari tulang ikan tenggiri melalui proses hidrolisis menggunakan larutan basa*. Vol 10 No. 2, 18-28.
- Retno, D.T. (2012). *Pembuatan Gelatin dari Tulang Ayam Boiler dengan Proses Hidrolisa*. Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains dan Teknologi (SNAST) Periode III. Yogyakarta: Program Studi Teknik Kimia, Universitas Pembangunan Nasional.
- Riaz, M. (2004). *Halal Food Production*. Florida: CRC Press.
- Riswanto. (2008). *Khasanah Buku Pintar Islam*. jakarta: Mizan.
- Rowe, e. a. (2009). *Handbook of Excipient Sixth Edition*. USA: Pharmeceutical Press and America Pharmacists Association.
- Septriasyah, C. (2000). *Kajian Proses Pembuatan Gelatin dari Hasil Ikutan Tulang Ayam dalam Kondisi Asam*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Sharphouse, J.B. (1971). *Leather Technician's handbook*. London: Product Association.
- Shihab, M. Q. (2009). *Tafsir Al-Misbah*. jakarta: Lentera Hati.
- Siimon, Kaido, Paula Reemann, Annika Pöder, Martin Pook, Triin Kangur, Kõlli Kingo, Viljar Jaks, Uno Mäeorg, Martin (2014). Effect of Glucose Content on Thermally Cross-linked Fibrous Gelatin Scaffolds for Tissue Engineering. *Material Science and Engineering*, 1 - 24
- Smith, dkk. (2000). *Biokimia Kedokteran Dasar*. Jakarta: EGC.
- Sudarminto, Susanto dan Florbella (2000). *Pengaruh Lama Perebusan pada Pembuatan Rambal Sapi*. Jurnal Makanan Tradisional Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhenry, S. (2015). *Proses Pembuatan Gelatin dari Kulit Kepala Sapi dengan Proses Hidrolisis Menggunakan Katalis HCl*.


- Sutejo, A. (2000). *Rambak Cakar Ayam*. Surabaya: Trubus Agrisana.
- Sweetman, S. (2009). *Martindale The Complete Drug Reference edisi 36*.
- Syafiqoh, F. d. (2014). *Analisis Gelatin Sapi dan Babi pada Produk Cangkang Kapsul Keras Obat dan Vitamin Menggunakan FTIR dan KCKT*. 5.
- Tazwir. (2007). *Optimasi Pembuatan Gelatin dari Tulang Ikan Kaci-Kaci (Plectorhynchus chaetodonoides Lac.) Menggunakan Berbagai Konsentrasi Asam dan Waktu Ekstraksi*. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan*, Vol 2 No. 1.
- Urangga j, I. Leceta , A. Etxabide, P. Guerrero, K. de la Caba. (2016). *Cross-linking of fish gelatins to develop sustainable films with enhanced propertie*. *European polymer journal*,, 83-89.
- Voight, R. (1995). *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ward, A. G., & Courts. (1977). *The Science and Technology of Gelatin*. New York: Academic Press.
- Wilmana, P. (1995). *Analgesik - Antipiretik, analgesik Anti-Inflamasi Steroid, dan Obat Pirai*.
- Wulandari, A. S. (2013). *Pengaruh Defatting dan Suhu Ekstraksi Terhadap Karakteristik Fisik Gelatin Tulang Ikan Gabus (Channa striata)*. Vol 2 No. 1.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Penyiapan Bahan Baku

a. Kulit Sapi








Lampiran 2. Analisis Karakteristik fisika dan kimia





Lampiran 3. pembuatan gelatin taut silang

a. Bahan pentaut silang glukosa




b. Bahan pentaut silang sukrosa







d. Bahan pentaut silang gliserol




e. Bahan pentaut silang NaCMC



Lampiran 4. Analisis Karakteristik fisika dan kimia gelatin tertaut silang



Lampiran 5. Uji peningkatan viskositas gelatin taut silang pada deret konsentrasi.



Lampiran 6. perhitungan

a. Rendamen

1. Nilai rendamen yang diperoleh dari gelatin kulit sapi adalah

$$\begin{aligned}\text{Berat sampel} &= 1000 \text{ g} \\ \text{Berat Gelatin} &= 117,207 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Rendamen} &= \frac{117,207}{1000} \times 100\% \\ &= 11,7207\%\end{aligned}$$

2. Nilai rendamen yang diperoleh dari gelatin tulang sapi adalah

$$\begin{aligned}\text{Berat sampel} &= 1000 \text{ g} \\ \text{Berat Gelatin} &= 63,648 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\% \text{ Rendamen} &= \frac{63,648}{1000} \times 100\% \\ &= 6,3648 \%\end{aligned}$$

b. Kadar abu

1. Kadar abu dari gelatin kulit sapi adalah

$$\begin{aligned}\text{Berat gelatin} &= 1 \text{ g} \\ \text{Berat krus kosong (a)} &= 21,9581333 \text{ g} \\ \text{Bobot krus + abu (b)} &= 21,966 \text{ g} \\ \text{Kadar abu (\%)} &= \frac{b-a}{1} \times 100 \% \\ &= \frac{21,966 - 21,9581333}{1} \times 100 \% \\ &= 0,786667\%\end{aligned}$$

2. Kadar abu dari gelatin tulang sapi adalah

$$\begin{aligned}\text{Berat gelatin} &= 1 \text{ g} \\ \text{Berat krus kosong (a)} &= 21,9581333 \text{ g} \\ \text{Bobot krus + abu (b)} &= 21,972 \text{ g} \\ \text{Kadar abu (\%)} &= \frac{b-a}{1} \times 100 \% \\ &= \frac{21,972 - 21,9581333}{1} \times 100 \% \\ &= 1,386667\%\end{aligned}$$

3. Kadar abu dari gelatin komersil

$$\begin{aligned}\text{Berat gelatin} &= 1,006 \text{ g} \\ \text{Berat krus kosong (a)} &= 20,5038 \text{ g} \\ \text{Bobot krus + abu (b)} &= 20,5108 \text{ g}\end{aligned}$$

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{b-a}{1} \times 100 \%$$

$$= \frac{20,5108-20,5038}{1,006} \times 100\%$$

$$= \frac{0,007}{1,006} \times 100 \%$$

$$= 0,695 \%$$

c. Viskositas gelatin

1. Gelatin kulit sapi

Ditanya	: η_{sampel}	= ...?
Diketahui	: η_{air}	= 1,794 cP
	ρ_{air}	= 1 g/cm ³
	ρ_{sampel}	= 1,001 g/cm ³
	t_{sampel}	= 1,613 s
	t_{air}	= 0,656 s

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \eta_{\text{sampel}} &= \frac{\rho_{\text{sampel}} \times t_{\text{sampel}} \times \eta_{\text{air}}}{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}} \\ &= \frac{1,001 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times 1,613 \text{ secon} \times 1,794 \text{ cP}}{1,000 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times 0,656 \text{ secon}} \\ &= 4,4120 \text{ cP} \end{aligned}$$

2. Gelatin tulang sapi

Ditanya	: η_{sampel}	= ...?
Diketahui	: η_{air}	= 1,794 cP
	ρ_{air}	= 1 g/cm ³
	ρ_{sampel}	= 0,99 g/cm ³
	t_{sampel}	= 1,54 s
	t_{air}	= 0,656 s

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \eta_{\text{sampel}} &= \frac{\rho_{\text{sampel}} \times t_{\text{sampel}} \times \eta_{\text{air}}}{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}} \\ &= \frac{0,99 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times 1,54 \text{ secon} \times 1,794 \text{ cP}}{1,000 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times 0,656 \text{ secon}} \\ &= 4,1651 \text{ cP} \end{aligned}$$

Lampiran 7. gambar penelitian

1. Preparasi sampel



a. Sampel kulit sapi

b. Sampel tulang sapi

2. Perendaman



a. Kulit sapi

b. Tulang sapi

3. Hasil ekstraksi



a. Gelatin kulit sapi

b. Gelatin tulang sapi

c. Gelatin komersil

4. Karakterisasi

a. Viskositas



a. Gelatin kulit sapi



b. Gelatin tulang sapi

b. Kadar abu



a. Gelatin kulit sapi



b. Gelatin tulang sapi

c. pH



a. gelatin kulit sapi



b. gelatin tulang sapi

d. Titik dan Waktu Gelatinasi



a. Proses pendinginan



b. Pengukuran titik dan waktu gelatinasi

5. Hasil taut silang

a. Sukrosa



Kulit sapi



Tulang sapi

b. Glukosa



Kulit sapi



Tulang sapi

c. kitosan



Kulit sapi



Tulang sapi

d. gliserol



Kulit sapi



Tulang sapi

e. NaCMC



Kulit sapi



Tulang sapi



Lampiran 8. Pengukuran viskositas gelatin sampel dan bahan pentaut.

Tabel 14. Hasil pengukuran viskositas gelatin sampel dan bahan pentaut.

No	Sampel		viskositas (cP)			Rata-rata	Standar deviasi
			I	II	III		
1	Gelatin (5%) + Sukrosa (2%)	Gelatin kulit sapi	1,969	1,988	2,066	2,008	0,051
		Gelatin tulang sapi	1,853	1,892	1,834	1,860	0,029
		Bahan pentaut	0,809	10,773	10,360	10,314	0,484
2	Gelatin (25%g) + Glukosa (5%)	Gelatin kulit sapi	3,182	3,123	3,222	3,176	0,050
		Gelatin tulang sapi	3,092	3,072	2,112	3,092	0,020
		Bahan pentaut	1,403	1,159	1,178	1,247	0,135
3	Gelatin (0,04%) + kitosan (0,04%)	Gelatin kulit sapi	2,104	2,181	2,066	2,117	0,059
		Gelatin tulang sapi	2,066	2,008	2,046	2,040	0,029
		Bahan pentaut	4,812	5,064	4,711	4,862	0,182
4	Gelatin (40%) + gliserol (20%)	Gelatin kulit sapi	2,403	2,442	2,363	2,403	0,039
		Gelatin tulang sapi	2,340	2,243	2,301	2,295	0,049
		Bahan pentaut	1,714	1,526	1,507	1,582	0,115
5	Gelatin (5%) + NaCMC (2%)	Gelatin kulit sapi	1,969	1,988	2,066	2,008	0,051
		Gelatin tulang sapi	1,853	1,892	1,834	1,860	0,029
		Bahan pentaut	9,809	10,773	10,360	10,314	0,484

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Anwar, lahir di Pinrang, tanggal lahir 12 Oktober 1994. Tepatnya di dusun Lombo, sebuah dusun yang asri, jauh dari kebisingan dan polusi akibat perkembangan teknologi. Keseharian hidup sebagai petani karena ditakdirkan untuk lahir dari hasil buah cinta dari pasangan suami istri, Mansyur P, dengan Becce B yang kesehariannya sebagai petani. Namun semangat dan kerja keras mereka yang menjadi inspirasi dan motivasi untuk tetap berjuang. merupakan anak ke 5 dari 6 bersaudara, telah menempuh pendidikan dimulai dari SD 270 Kandoka, kemudian dilanjut ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP 2 Lembang, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Lembang. Dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi untuk mendapat gelar Strata 1.