

**PENENTUAN SUHU OPTIMUM DAN KARAKTERISTIK GELATIN  
DARI KULIT DAN TULANG KAMBING KACANG**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**PUTUT WASKITO**

**60500114042**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**

M A K A S S A R  
JURUSAN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putut Waskito  
NIM : 60500114042  
Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo/ 27 Mei 1996  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Nusantara No. 198  
Judul : Penentuan Suhu Optimum dan Karakteristik Gelatin dari Kulit dan Tulang Kambing *Kacang*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 19 Februari 2019

Penyusun



Putut Waskito

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Penentuan Suhu Optimum dan Karakteristik Gelatin dari Kulit dan Tulang Kambing Kacang**” yang disusun oleh **Putut Waskito, NIM: 60500114042**, Mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 19 Februari 2019 M bertepatan pada 14 Jumadil Akhir 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 19 Februari 2019  
14 Jumadil Akhir 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag

Sekretaris : Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si

Munaqisyi I : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D

Munaqisyi II : Dr. H. Aan Parhani, Lc., M.Ag

Pembimbing I : Dra. Sitti Chadijah, M.Si

Pembimbing II : Isti Nurillah, S.Si., M.Si

(.....)  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205199303 1 001

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt atas segala nikmat dan berkah yang telah diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian dengan judul **“Penentuan Suhu Optimum dan Karakteristik Gelatin dari Kulit dan Tulang Kambing Kacang”** Tulisan ini menjadi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (1) di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, sebagai suri teladan bagi seluruh ummat Islam dan sang revolusioner sejati yang telah membawa ummatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Dan tak lupa pula limpahan ucapan terima kasih penulis curahkan kepada Ayahanda Widodo dan Ibunda Saliyem tercinta berkat doa, perjuangan dan dukungan tulus yang telah diberikan. Semoga Allah Swt senangtiasa menjaga dan Menyayangi beliau. Ucapan terima kasih juga penulis disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar sekaligus sebagai penguji I.
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar.

5. Ibu Dra. St. Chadijah, S.Si., M.Si, selaku pembimbing I yang telah berkenan memberikan kritik dan saran serta bimbingan dari awal pengajuan judul hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Isti Nurillah, S.Si., M.Si, selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan kritik dan saran dari awal bimbingan sampai akhir penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Aan Parhani Lc., M.Ag., selaku penguji II yang telah berkenan memberikan kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar yang telah membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
9. Para Laboran Jurusan Kimia, Kak Awaluddin Ip S.Si., M.Si, Kak Ahmad Yani, S.Si, Kak Fitriani Azis, S.Si., S.Pd Kak Andi Nurahma, S.Si, Kak Ismawanti, S.Si dan Kak Nuraini, S.Si terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
10. Kak Musyawira Baharuddin, S.Pdi selaku Staf Jurusan Kimia yang telah membantu.
11. Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar yang telah membantu.
12. Sahabat Seperjuangan di Kimia 2014 dan Nur Azizah dan Hasyba Ramadhana selaku rekan penelitian yang senantiasa menemani dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Aamin yaa Robbal Aalamiin.

Gowa, Februari 2019

Putut Waskito

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT.....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-5</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6-20</b>
A. Kambing <i>Kacang</i> .....	6
B. Kulit Ternak dan Tulang Ternak.....	9
C. Kolagen .....	10
D. Gelatin.....	11
E. Analisis Karakteristik Gelatin.....	18
F. Spektroskopi <i>Fourier Transform Infrared Spectroscopy</i> (FTIR) ....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21-24</b>
A. Waktu dan Tempat .....	21
B. Alat dan Bahan .....	21
1. Alat .....	21
2. Bahan.....	21

C. Prosedur Kerja.....	22
1. Preparasi Sampel.....	22
2. Proses <i>Curing</i> .....	22
3. Produksi Gelatin.....	22
4. Pengujian Sifat Fisikokimia Gelatin .....	23
5. Analisis Gugus fungsi Gelatin dengan FTIR .....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>25-29</b>
A. Tabel Hasil Penelitian .....	25
1. Analisa Fisikokimia Gelatin.....	25
2. Analisa Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin dengan FTIR .....	25
B. Pembahasan.....	27
1. Preparasi Sampel.....	27
2. Proses <i>Curing</i> .....	28
3. Proses Produksi Gelatin .....	29
4. Analisis Fisikokimia Gelatin Kulit dan Tulang Kambing .....	30
5. Analisis Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin Kulit dan Tulang Kambing dengan FTIR .....	34
<b>BAB V Penutup.....</b>	<b>39</b>
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	39
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>44</b>
<b>BIOGRAFI.....</b>	<b>.....</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Hewan Kambing <i>Kacang</i> .....	7
Gambar 2.2 Struktur Gelatin .....	12
Gambar 2.3 Reaksi Pembentukan Gelatin .....	13
Gambar 2.4 Transisi Rantai Heliks .....	13
Gambar 2.5 Reaksi Pemutusan Ikatan Hidrogen Tropokolagen .....	13
Gambar 2.6 Reaksi Hidrolisis Ikatan Silang Kovalen Tropokolagen .....	13
Gambar 2.7 Alat Spektroskopi FTIR .....	19
Gambar 4.1 Grafik Nilai Rendamen Pada Gelatin Kulit dan Tulang Kambing..	30
Gambar 4.2 Grafik Nilai pH Gelatin Kulit dan Tulang Kambing.....	31
Gambar 4.3 Grafik Nilai Kadar Air Gelatin Kulit dan Tulang Kambing. ....	32
Gambar 4.4 Grafik Nilai Kadar Abu Gelatin Kulit dan Tulang Kambing .....	33
Gambar 4.5 Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing .....	37
Gambar 4.6 Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Tulang Kambing .....	37

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Karakteristik Morfologi Tubuh Kambing <i>Kacang</i> .....	6
Tabel 2.2 Penyebaran Kolagen pada Hewan.....	11
Tabel 2.3 Komposisi Asam Amino Gelatin .....	15
Tabel 2.4 Sifat Gelatin Tipe A dan Tipe B .....	16
Tabel 2.5 Standar Mutu Gelatin Menurut SNI.....	17
Tabel 2.6 Daftar Korelasi Gugus Fungsi Spektra FTIR pada Gelatin .....	20
Tabel 2.7 Daftar Korelasi Gugus Fungsi pada Spektra FTIR .....	20
Tabel 4.1 Hasil Analisis Fisikokimia Gelatin Kulit Kambing .....	25
Tabel 4.2 Hasil Analisis Fisikokimia Gelatin Tulang Kambing .....	25
Tabel 4.3 Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing dan Tulang Kambing Suhu 45 °C .....	26
Tabel 4.4 Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing dan Tulang Kambing Suhu 55 °C .....	26
Tabel 4.5 Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing dan Tulang Kambing Suhu 65 °C .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Skema Umum Penelitian .....	45
Lampiran 2 Analisis Data.....	46
Lampiran 3 Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin dengan FTIR .....	49
Lampiran 4 Data Tambahan Hasil Analisis Komposisi Asam Lemak dengan GC-MS.....	55
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	56



## ABSTRAK

**Nama : Putut Waskito**

**NIM : 60500114042**

**Judul : Penentuan Suhu Optimum Dan Karakteristik Gelatin Dari Kulit Dan Tulang Kambing *Kacang***

---

Gelatin merupakan biopolimer asam amino yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen. Bahan yang memiliki potensi sebagai bahan dasar pembuatan gelatin halal adalah kulit kambing dan tulang kambing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui suhu optimum dalam pembuatan gelatin halal dari kulit dan tulang kambing *kacang*. Proses produksi gelatin menggunakan tipe A yaitu dengan pelarut asam klorida (HCl) 3 %. Ekstraksi gelatin dilakukan dengan menggunakan *waterbath* dengan variasi suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C. Hasil penelitian menunjukkan suhu optimum dari pembuatan gelatin adalah 65 °C. Hasil karakteristik sifat fisikokimia gelatin menunjukkan hasil yang sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu nilai pH gelatin kulit dan tulang kambing (4,5 dan 3,5), nilai kadar air kulit dan tulang kambing (10,29 % dan 3,25 %) serta nilai kadar abu gelatin kulit dan tulang kambing (2,75 % dan 1,04 %) . Hasil gelatin yang diperoleh dikarakterisasi menggunakan FTIR yang menunjukkan adanya serapan khas gugus fungsi gelatin kulit kambing dan tulang kambing yaitu N-H dan O-H (3430,33 cm<sup>-1</sup> dan 3359,56 cm<sup>-1</sup>), C=O (1644,48 cm<sup>-1</sup> dan 1652,82 cm<sup>-1</sup>) dan C=N (1244,64 cm<sup>-1</sup> dan 1242,09 cm<sup>-1</sup>).

**Kata Kunci:** *Biopolimer, FTIR, Gelatin, Kulit Kambing, Tulang Kambing*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Name : Putut Waskito**

**NIM : 60500114042**

**Title : Determination Of The Optimum Temperature And Characteristics Of Gelatine From Skin And Bones Of *Kacang* Goat**

---

Gelatin was a biopolymer of amino acid that obtained from results of the hydrolysis of collagen. Materials that have potential as the raw material production the halal gelatine are goat skin and bone the goats. This research aimed to know the optimum temperature in the production the halal gelatine from waste of skin and bone of *kacang* goat. Gelatin production process used A type with hydrochloric acid (HCl) 3 %. The gelatin was extract in waterbath with variations of temperature of 45 °C, 55 °C and 65 °C. Results of the analysis of the characterization of fisikokimia gelatin of skin goat and goat bones showed that already meet the requirements of the National Standard (SNI), which is the pH gelatin skin and bone goat (4.5 and 3.5), the value of the water content of skin and bone goat are (10.29 % and 3.25 %) as well as the value of the values of skin and bone goat gelatin are (2.75 % and 1.04 %). The results of the analysis of functional groups by using FTIR absorption showed a typical functional groups of gelatin that is N-H dan O-H ( $3430,33\text{ cm}^{-1}$  dan  $3359,56\text{ cm}^{-1}$ ), C=O ( $1644,48\text{ cm}^{-1}$  dan  $1652,82\text{ cm}^{-1}$ ) dan C=N ( $1244,64\text{ cm}^{-1}$  dan  $1242,09\text{ cm}^{-1}$ ).

**Key words:** *Biopolymer, FTIR, Gelatin, Goat Skin, Goat Bones*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Gelatin diperoleh dari kolagen yang terdapat pada tulang, kulit dan jaringan ikat hewan. Gelatin diproduksi dengan cara mengesktraksi dan menghidrolisis kolagen. Proses ekstraksi dan hidrolisis menyebabkan terjadinya denaturasi protein susunan kolagen *triple helix* menjadi rantai tunggal melalui penggabungan dengan tiga ikatan peptida sehingga dihasilkan senyawa gelatin (Panjaitan, 2016: 12).

Indonesia memiliki kebutuhan akan gelatin yang tinggi. Gelatin merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan baik sebagai produk pangan maupun non pangan. Gelatin biasa digunakan dalam industri farmasi, fotografi kosmetik dan pangan sebagai bahan pembentuk busa, pengikat, penstabil, pembuat gel dan pengemulsi (Huda, 2013: 7). Sebesar 90% gelatin yang beredar di Indonesia berasal dari impor yang dilakukan oleh pemerintah. Gelatin impor tersebut sebagian besar berasal dari Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Australia, India dan Selandia Baru. Namun yang menjadi permasalahan adalah sebagian besar gelatin yang diimpor bukan saja berasal dari kulit sapi dan tulang sapi, tetapi ada juga dari kulit babi. Penggunaan bahan baku yang berasal dari kulit babi menjadi masalah utama bagi masyarakat Indonesia yang penduduknya adalah mayoritas beragama Islam, dimana babi merupakan hewan haram yang menjadi larangan bagi umat Islam baik untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan dalam hal lain (Said, dkk., 2011: 190-191).

Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak yaitu kurang lebih 262 juta penduduk. Banyaknya jumlah penduduk ini, mengakibatkan permintaan akan daging ternak sangat tinggi. Hewan ternak dikelompokkan menjadi empat kelompok

berdasarkan jenisnya yaitu ternak besar, ternak kecil, ternak unggas dan aneka ternak. Ternak besar seperti sapi potong, sapi perah, kerbau dan kuda. Untuk ternak kecil seperti kambing, domba dan babi. Sedangkan ternak unggas seperti ayam ras, ayam petelur, dan itik. Data aneka ternak seperti kelinci, puyuh dan merpati. Salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara di Indonesia adalah kambing (Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2017: 79).

Tingginya populasi kambing menyebabkan peningkatan limbah dari hewan tersebut, seperti darah, isi rumen kulit dan tulang kambing. Selama ini limbah-limbah tersebut belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Sedangkan pada dasarnya limbah-limbah tersebut banyak memiliki manfaat seperti kulit dan tulang kambing yang banyak mengandung protein kolagen yang dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan gelatin (Juliasti, dkk., 2015: 5).

Pemanfaatan hewan ternak telah dijelaskan firman Allah swt dalam Q.S. Al-Mu'minun/23: 21,

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنفَعٌ كَثِيرٌ  
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

“Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kepada kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan.” (Kementrian Agama RI, 2016).

Allah Swt berfirman dalam Surah Al-Mu'minun 23: 21 bahwa sesungguhnya pada binatang-binatang ternak bagi kalian yakni unta, sapi dan kambing (benar-benar terdapat pelajaran yang penting), bahan pelajaran yang kalian dapat mengambil manfaat besar daripadanya (Kami memberi minum kalian), dapat dibaca *Nasqiikum* dan *Nusqiikum* (dari apa yang ada di dalam perutnya) yakni air susu (dan juga pada hewan ternak itu terdapat faedah yang banyak bagi kalian) dari bulu domba, unta dan

kambing serta manfaat-manfaat yang lainnya (dan sebagian daripadanya kalian makan) (Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyutti, 2010: 197).

Ayat tersebut menjelaskan tentang kuasa Allah Swt yang menganugerahkan binatang-binatang ternak seperti unta, sapi ataupun kambing yang memberikan banyak pelajaran bagi manusia. Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang ternak, dapat menunjukkan bukti kekuasaan Allah Swt dan karunia-Nya. Binatang ternak memiliki air susu murni yang penuh gizi untuk manusia. Selain itu terdapat banyak bagian dari binatang ternak yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai tujuan seperti daging, kulit dan bulu serta sebagian dapat dimakan dengan mudah lagi lezat dan bergizi. Semua itu dapat dimanfaatkan atas berkat Allah Swt (Shihab, M. Quraish, 2002: 177).

Penjelasan dari tafsir di atas bahwa Allah swt mengajak kita sebagai umat Islam untuk memanfaatkan hewan ternak halal yang telah diciptakannya dengan sebaik-baiknya, serta Allah Swt telah mengharamkan segala bagian dari babi dan pemanfaatannya di kehidupan. Oleh karena itu perlu dilakukan usaha untuk menggantikan suatu produk yang berbahan baku dari babi dengan bahan baku lainnya yang masuk dalam golongan halal, salah satu yang dapat dilakukan adalah pergantian kulit dan tulang kambing sebagai bahan baku gelatin.

Penelitian ini menggunakan kambing khas Sulawesi Selatan yaitu kambing *kacang*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sifat fisikokimia dan suhu optimum dari pembuatan gelatin halal yang diproduksi dari kulit dan tulang kambing *kacang* yang berasal dari Sulawesi Selatan. Kemudian hasil gelatin yang diperoleh akan dikarakterisasi menggunakan metode FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*) untuk mengetahui spektrum gugus fungsi pada gelatin halal dari kulit dan tulang kambing *kacang*.

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Berapa suhu optimum dalam ekstraksi gelatin dari kulit dan tulang kambing terhadap kualitas gelatin?
2. Bagaimana karakteristik gelatin dari kulit dan tulang kambing kacang dengan menggunakan metode FTIR (*Fourier Transform Infrared Spectroscopy*)?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menentukan suhu optimum ekstraksi gelatin dari kulit dan tulang kambing terhadap kualitas gelatin.
2. Untuk mengetahui karakteristik gelatin dari kulit dan tulang kambing kacang dengan menggunakan metode FTIR.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi pemanfaatan kulit dan tulang kambing *kacang* dalam pembuatan gelatin halal yang dapat meningkatkan nilai ekonomisnya.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kualitas gelatin dari kulit dan tulang kambing *kacang*.
3. Sebagai data dasar karakteristik gugus fungsi gelatin halal dari kulit dan tulang kambing *kacang*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Kambing Kacang*

*Kambing kacang* adalah kambing asli Indonesia yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan yaitu Makassar dan Jeneponto. *Kambing kacang* sangat cepat berkembang biak menghasilkan keturunan. *Kambing kacang* biasa dimanfaatkan sebagai penghasil daging dan kulit. Kambing ini memiliki ciri-ciri antara lain, berbulu pendek yang berwarna tunggal, memiliki tanduk seperti pedang yang melengkung ke atas sama ke belakang, telinga pendek yang menggantung, leher pendek serta punggung melengkung. Karakteristik morfologi dari tubuh kambing *kacang* dapat dilihat pada Tabel 2. 1

**Tabel 2.1** Karakteristik Morfologi Tubuh Kambing *Kacang*

No.	Uraian	Kambing <i>Kacang</i>	
		Betina	Jantan
1	Bobot/Kg	22	25
2	Panjang Badan/cm	47	55
3	Tinggi Pundak/cm	55,3	55,7
4	Tinggi Pinggul/cm	54,7	58,4
5	Lingkar Dada/cm	62,1	67,6
6	Lebar Dada/cm	-	-
7	Dakam Dada/cm	-	-
8	Panjang Tanduk/cm	7	7,8
9	Panjang Telinga/cm	4	4,5
10	Lebar Telinga/cm	-	-
11	Tipe Telinga	Tegak	Tegak
12	Panjang Ekor/cm	12	12
13	Lebar Ekor/cm	2	2,5

Bagian kambing yang belum dimanfaatkan secara optimal adalah tulang kambing, akibatnya tulang kambing masih dianggap sebagai limbah ternak yang memiliki nilai ekonomis yang rendah. Meskipun itu dengan perkembangan

teknologi, tulang kambing dapat dimanfaatkan dengan baik. Tulang merupakan kerangka dasar sebagai penopang tubuh pada hewan yang memiliki jaringan ikat (zat organik dan anorganik) (Said, 2011: 1-2).

Peternakan kambing pertama kali terdapat di Pegunungan Asia Barat pada tahun 8000-7000 SM. Kambing seperti pada Gambar 2.1 dikelompokkan menjadi kambing liar yang telah dijinakkan, yaitu bezoar goat (*Capra aegagrus*), kambing makhor (*Capra falconeri*) dan kambing liar India (*Capra aegagrus blithy*). Kambing yang ditenakkan di Asia sebagian besar berasal dari keturunan kambing bezoar goat (*Capra aegagrus*). Saat ini di Indonesia terdapat beberapa jenis kambing yang ditenakkan seperti, kambing marica, kambing samosir, kambing muara, kambing kosta, kambing gembrong, kambing peranakan ettawah, kambing kacang dan kambing benggala (Pamungkas, dkk., 2009: 3). Jumlah populasi kambing di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 18.410 ekor. (Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan, 2017: 79).



**Gambar 2.1** Hewan Kambing *Kacang*  
(Sumber: <http://www.ternakkambing.com>)

Kambing merupakan hewan ternak yang banyak memiliki manfaat, hampir seluruh bagian dari kambing dapat dimanfaatkan dan dijadikan bahan yang bernilai ekonomis. Bagian-bagian kambing seperti daging, kulit, tulang dan kotorannya adalah bagian dari kambing yang sering dimanfaatkan. Peternakan kambing berawal

pada sekitar tahun 8000-7000 SM di daerah penggunaan Asia Barat. Kambing dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan fungsi dari kambing tersebut yaitu, kambing pedaging, kambing perah dan kambing dwiguna (Suparman, 2007: 1-4). Al-Qur'an menyebut nama kambing dalam firman Allah swt. Q.S. Al-An'am/ 6 : 143,

ثَمَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ ءَآذِكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمْرَ الْأُنثِيَّيْنَ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ الْأُنثِيَّيْنَ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Terjemahnya:

“ada` delapan hewan ternak yang berpasangan (empat pasang), sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, “apakah yang diharamkan Allah dua yang jantan, atau dua yang betina atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya?” Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.” (Kementrian Agama RI, 2016).

Ayat tersebut secara khusus menyatakan tentang hewan ternak yang bermanfaat untuk menjadi pengangkut barang dan tunggangan itu ada delapan pasang jantan dan betina, masing-masing tidak dapat lahir kecuali melalui pasangannya, dari jenis domba terdapat dua yaitu domba jantan dan domba betina dan dari jenis kambing terdapat dua yaitu sepasang juga. Dapat terlihat jelas pembagian tersebut, Katakanlah: Hai Nabi Muhammad, yakni tanyakanlah kepada orang-orang musyrik yang mengada-ngada tentang pengharaman dan penghalalan itu. Tanyakanlah untuk membungkam sekaligus mengecam dan mengejek mereka: Apa alasan pengharaman pasangan-pasangan hewan itu dan yang mana yang di haramkan: Apakah dua yang jantan yang diharamkan Allah, kalau demikian seharusnya kalian mengharamkan semua yang jantan, ataukah dua yang betina yang diharamkan Allah. Tentu saja tidak, sebab seringkali juga kalian menghalalkan yang betina ataukah kalian haramkan yang ada dalam kandungan dua betinanya, yakni yang dikandung domba dan kambing, yaitu anak kambing dan domba yang jantan

dan betina? Kalau demikian seharusnya kalian mengharamkan seluruhnya (Shihab, M. Quraish, 2002: 311-312).

### **B. Kulit dan Tulang Ternak**

Kulit merupakan organ yang melindungi seluruh permukaan tubuh dari pengaruh luar kecuali pada mata selaput lendir serta kuku. Kulit terdiri atas berbagai lapisan, jaringan maupun sel. Kulit tersusun atas tiga lapisan yaitu lapisan *epidermis*, *dermis*, dan *subcuti*. Kulit juga terdiri dari air, lemak dan mineral. Kulit mengandung protein yang berupa protein fibrous yaitu protein kolagen, elastin, retikulin dan keratin. Protein kolagen merupakan protein yang paling banyak terdapat di dalam kulit yaitu berkisar 80% - 90% dari total protein (Asmi, 2014: 4-7). Kulit kaki ternak merupakan limbah ternak yang memiliki kandungan kolagen cukup tinggi yaitu sekitar 80% (Miwada, dkk., 2015: 110). Kambing memiliki kualitas kulit yang bervariasi dipengaruhi oleh faktor jenis ternak, pakan dan lingkungan. Kulit merupakan limbah hasil pemotongan yang memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi. Kulit merupakan organ yang cukup berat, sebesar 8-12% berat kambing (Rotinsulu, dkk., 2015: 82).

Kulit hewan memiliki sifat fisika dan kimia. Sifat fisik dan kimia kulit berhubungan dengan besarnya kekuatan fisik yang dapat dilihat dari struktur jaringan dan kadar zat kimia kulit. Kulit mempunyai sifat fisik berupa kekuatan yang melindungi hewan dari pengaruh lingkungan luar. Sedangkan sifat kimia kulit diantaranya protein, serat, globular, karbohidrat, lemak dan mineral yang terdapat pada kulit (Paseru, 2017: 6).

Kulit memiliki komposisi kimia yang terdiri dari sekitar 65% air, 33% protein, 0,5% mineral dan 2-3% lemak (Paseru, 2017: 4). Protein yang terdapat pada

kulit terdiri atas dua jenis protein, yakni protein globular dan fibrous. Protein globular terdiri dari albumin dan globulin sebesar 1% serta mucin sebesar 0,7% dan mucoid sebesar 0,7%. Protein fibrous memiliki presentase sebesar 0,3% elastin, 19% kolagen dan 2% keratin (Pantow, 2016: 24).

Tulang merupakan salah satu hasil limbah dari pemotongan hewan ternak yang belum dimanfaatkan dengan baik secara maksimal. Tulang atau kerangka dasar penopang tubuh hewan vertebrata. Tulang membantu hewan untuk dapat berdiri dengan tegak. Tulang pada hewan ternak terbentuk sejak hewan ternak berada dalam kandungan yang berlangsung hingga dekade kedua dalam susunan yang teratur. Tulang adalah jaringan ikat yang terdiri atas zat organik dan zat anorganik. Zat anorganik dalam tulang berupa kristal hidroksapatit ( $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ ),  $\text{Na}^+$ ,  $\text{CO}_3^{2-}$ ,  $\text{Mg}^+$  dan  $\text{F}^-$ . Kristal hidroksapatiti berfungsi untuk menentukan kekuatan tulang pada hewan ternak. Tulang juga memiliki unsur kalsium sebanyak 99% ion  $\text{Ca}^{2+}$ . Sedangkan zat organik terdapat dalam bentuk matriks tulang yaitu protein. Sekitar 90 - 96 % protein penyusun tulang adalah kolagen tipe T (Said, 2011: 1-2).

### **C. Kolagen**

Kolagen merupakan protein serabut atau disebut dengan fibril yang memiliki sifat kurang larut atau bahkan tidak larut dalam pelarut encer, sukar dimurnikan, *amorf*, berkontraksi serta memiliki susunan molekul yang dapat memanjang dan tidak membentuk kristal (Setiawati, 2009: 19).

Kolagen merupakan komponen utama dari jaringan ikat, kulit, tulang dan rawan hewan vertebrata maupun invertebrata yang mengandung hampir 30 persen protein. Kolagen tersusun sekitar dua puluh asam amino seperti glisin, prolin, hidroksiprolin dan sebagainya, yang memiliki bentuk agak berbeda tergantung dari

bahan bakunya. Kolagen merupakan komponen struktural dari protein yang mencakup total 30 % dari total yang tersusun dari sekitar dua puluh asam amino yang meliputi asam amino glisin, prolin dan hidroksipolin sebagai asam amino penyusun utama. Kolagen tersusun dari tropokolagen sebagai molekul dasar yang terikat oleh tiga ikatan rantai polipeptida yang membentuk *heliks* (Miskah, dkk., 2010: 1-2).

Kolagen dimiliki mamalia, burung, ikan, hewan vertebrata dan juga manusia. Kolagen tersusun atas beberapa asam-asam amino seperti prolin, glisin, alanin, hidroksiprolin dan sebagainya (Miskah, dkk., 2010: 1-2). Kolagen yang terdapat pada kulit hewan sangat dipengaruhi oleh umur hewan dimana semakin tua umur hewan maka semakin banyak kandungan kolagen yang dimiliki. Penyebaran kolagen pada hewan dapat dilihat dalam Tabel 2.2 (Hasan, 2007: 3).

**Tabel 2.2** Penyebaran Kolagen pada Hewan

Jenis Jaringan	Kolagen (%)	Jenis Jaringan	Kolagen (%)
Kulit	89	Otot	2
Tulang	24	Usus Besar	18
Tendon	85	Lambung	23
Auorta	23	Ginjal	5
Hati	2	-	-

Kualitas kolagen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengaruh panas, bereaksi dengan asam atau basa maupun guncangan. Kolagen mengalami degradasi yaitu pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang disebabkan oleh penambahan basa, asam atau enzim (Amiruldin, 2007: 9).

#### **D. Gelatin**


Gelatin merupakan turunan protein yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen alami yang terdapat dalam kulit dan tulang hewan (Trilaksani, 2012: 240). Hasil hidrolisis kolagen tersebut diperoleh melalui ekstraksi air panas yang

dikombinasikan dengan pelarut asam atau basa (Juliasti, dkk., 2014: 32). Gelatin merupakan *biopolymer* asam amino yang memiliki rantai polimer asam amino yang berulang seperti glisin-prolin-prolin atau glisin-prolin-hidroksiprolin. Asam-asam amino tersebut saling terikat melalui ikatan peptida membentuk senyawa gelatin (Maknunah, 2015: 10).

Struktur gelatin tersebut merupakan kombinasi dari hubungan rantai dalam yang halus dan kasar antar polimer dan antar polimer-pelarut membentuk ikatan hidrogen. Kristalit yang ditunjukkan dengan menggunakan *x-ray diffraction pattern* merupakan penghubung antara rantai polipeptida (Fathiya, 2015: 12).

Gelatin memiliki berat molekul berkisar 22.000-250.000 Gram/Mr. Selain itu, gelatin mengandung kadar abu, kadar air dan asam amino yang terdiri dari glisin, prolin, hidroksiprolin, alanin, arginin, asam aspartat dan asam amino (Ulfah, dkk., 2011: 161).


Secara garis besar gelatin memiliki struktur asam amino sebagai berikut, -Ala-Gly-Pro-Arg-Gly-Glu-4Hyd-Gly-Pro-. Seperti struktur gelatin pada Gambar 2.2 huruf Y dan X menandakan adanya asam amino prolin (14-17%) dan hidroksiprolin (12-14%). Selain itu sebagian besar gelatin tersusun atas asam amino glisin sebesar (26-27%) dan sisanya diisi oleh asam amino lainnya (Syafiqoh, d2014: 5-6)



**Gambar 2.2** Struktur Gelatin  
(Sumber: Syafiqoh, 2014: 5-6)

Gelatin merupakan bahan yang dapat dimanfaatkan baik sebagai produk pangan maupun non pangan. Gelatin biasa digunakan dalam industri farmasi, fotografi kosmetik dan pangan seperti bahan pembentuk busa, pengikat, penstabil, pembuat gel dan pengemulsi (Huda, 2013: 7). Banyaknya kegunaan dari gelatin disebabkan karena sifat-sifat yang dimiliki gelatin. Viskositas dan kekuatan gelatin sangat baik digunakan dalam pengolahan pangan maupun non pangan (Rahmawati, 2017: 70). Gelatin diperoleh dari turunan protein yang diperoleh melalui penambahan asam, basa maupun enzim dari kolagen. Gelatin tersusun atas glisin sebagai asam amino utama, prolin dan hidrosiprolin (Hidayat, dkk., 2016: 70).


Ekstraksi gelatin membutuhkan metode yang tepat untuk menghasilkan gelatin terbaik agar diperoleh gelatin yang memiliki karakteristik fisik dan kimia yang sesuai dengan standar (Juliasti, dkk., 2014: 32-33). Hasil dari proses hidrolisis kolagen disebut *ossein*. *Ossein* kemudian diekstraksi dengan suhu dan waktu yang optimum untuk menjaga keadaan *ossein* tetap utuh dan tidak larut. Reaksi pembuatan gelatin dapat dilihat pada Gambar 2.3 (Kusumawati, dkk., 2008: 63).




Kolagen                      Air                      Gelatin

**Gambar 2.3** Reaksi Pembentukan Gelatin


Proses ekstraksi dan hidrolisis menyebabkan terjadinya denaturasi protein susunan kolagen *triple helix* menjadi rantai tunggal melalui penggabungan dengan tiga ikatan peptida sehingga dihasilkan senyawa gelatin seperti pada Gambar 2.3 (Panjaitan, 2016: 12). Dimana tropokolagen akan mengalami hidrolisis yang mengakibatkan putusannya ikatan silang kovalen rantai tropokolagen dengan ikatan hidrogen yang menghasilkan rantai-rantai  $\alpha$  yang larut dalam air seperti pada Gambar 2.4, 2.5 dan 2.6 (Martianingsih dan Atmaja, 2010: 3).



**Gambar 2.4** Transisi Rantai Heliks



**Gambar 2.5** Reaksi Pemutusan Ikatan Hidrogen Tropokolagen



**Gambar 2.6** Reaksi Hidrolisis Ikatan Silang Kovalen Tropokolagen

Kualitas suatu gelatin ditentukan oleh proses pembuatan seperti proses *swelling* yang menggunakan pelarut asam maupun basa. Dalam proses ini selain pelarut yang digunakan, konsentrasi pelarut juga berpengaruh besar terhadap kualitas gelatin. Selain itu, proses ekstraksi harus menggunakan suhu dan waktu yang optimum sehingga tidak merusak kualitas gelatin (Sompie, dkk., 2012: 793).

Gelatin terdiri dari asam amino seperti 9,1% 4-hidroksiprolin, 2,9% asam aspartat, 13,2% prolin, 3,5% serin, 1,8% treonin, 4,8% asam aspartat, 33% glisin dan 0,26 tirosin. Asam amino yang paling banyak dikandung adalah glisin, dan paling sedikit adalah tirosin (Syafiqoh, 2014: 6). Komposisi asam amino pada gelatin dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3** Komposisi Asam Amino Gelatin

<b>Asam Amino</b>	<b>Jumlah (%)</b>	<b>Asam Amino</b>	<b>Jumlah (10%)</b>
Alanin	11,0	Lisin	4,5
Arginin	8,8	Metionin	0,9
Asam aspartat	6,7	Prolin	16,4
Asam glutamat	11,4	Serin	4,2
Genilalanin	2,2	Sistin	0,07
Glisin	27,5	Tehorin	2,2
Histidin	0,78	Tirosin	0,3
Hidrosipirolin	14,1	Valin	2,6
Leuisn dan isoleusi	5,1	phenilalanin	1,9

**Sumber:** Amiruldin (2007: 1)

Proses pembuatannya gelatin dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu gelatin tipe A merupakan gelatin yang dihasilkan melalui proses ekstraksi dan perendaman dengan menggunakan larutan asam, seperti asam klorida, asam sulfat, asam sulfit atau asam fosfat. Sedangkan gelatin tipe B merupakan gelatin yang dihasilkan

menggunakan larutan basa seperti natrium hidroksida dan perendaman dengan air kapur (Puspawati, dkk., 2012: 80).

Gelatin mengandung asam amino esensial yaitu asam glutamat yang dapat memberikan cita rasa yang lezat pada pengolahan makanan. Perbedaan sifat antara gelatin tipe A dan tipe B serta komposisi asam amino dapat dilihat pada Tabel 2.4 (Wahid, 2015: 4).

**Tabel 2.4** Sifat Gelatin Tipe A dan Tipe B

<b>Sifat</b>	<b>Tipe A</b>	<b>Tipe B</b>
Kekuatan Gel (g bloom)	30-800	50-300
Viskositas (cP)	1,5-7,5	2,0 – 7,5
Kadar Abu (%)	0,3 – 2,0	0,5 – 2,0
Viskositas	3,8 – 6,0	5,0 – 7,1
Titik Isoelektrik	7,0 – 9,2	4,7 – 5,4

Pembuatan gelatin biasanya diperlukan waktu berkisar 10-48 jam dengan proses asam dan berkisar 6-20 minggu dengan proses basa (Juliasti, dkk., 2014: 32-33). Kedua tipe ini memiliki perbedaan yang terletak pada proses perendaman. Proses pembuatan gelatin harus memperhatikan waktu ekstraksi, hidrolisis, nilai pH dan suhu optimum yang digunakan berdasarkan kekuatan ikatan kovalen dari protein bahan yang digunakan. Pembuatan gelatin terdiri atas tiga tahapan, yaitu tahap persiapan bahan baku, tahap hidrolisis kolagen menjadi gelatin dan tahap pemurnian gelatin (Minah, dkk., 2016: 28-29).

Gelatin dapat diproduksi dari bahan yang memiliki kandungan kolagen seperti kulit dan tulang hewan ternak. Pembuatan gelatin dengan bahan baku kulit sapi kering dengan perendaman menggunakan larutan asam asetat, larutan asam klorida dan larutan natrium hidroksida (Sasmitaloka, dkk., 2017: 328). Selain itu, pembuatan gelatin juga dapat dilakukan dengan menggunakan proses perendaman larutan asam asetat dan larutan natrium hidroksida dalam pembuatan gelatin (Said, 2011: 190).

Gelatin memiliki sifat fisik dan kimia diantaranya berwarna cerah atau transparan, berwarna kuning cerah atau transparan, berbentuk serpihan atau tepung, berbau dan berasa, larut dalam air panas, gliserol dan asam asetat serta pelarut organik lainnya (Raharja, 2004).

Kualitas suatu gelatin dapat ditinjau dari sifat dan unsur mineral yang terkandung. Menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) standar mutu gelatin ditentukan berdasarkan beberapa faktor pada Tabel 2.5 (Anida, 2016: 13).

**Tabel 2.5** Standar Mutu Gelatin Menurut SNI

No.	Karakteristik	Syarat
1.	Warna	Tidak berwarna
2.	Bau dan rasa	Normal
3.	Kadar air	Maksimum 16%
4.	Kadar abu	Maksimum 3,25%
5.	Logam berat	Maksimum 50 mg/kg
6.	Arsen	Maksimum 2 mg/kg
7.	Tembaga	Maksimum 30 mg/kg
8.	Seng	Maksimum 100 mg/kg
9.	Sulfit	Maksimum 1000 mg/kg

Gelatin memiliki peranan penting dalam bahan pangan dan non pangan. Berikut ini adalah beberapa kegunaan dari gelatin antara lain:

1. Gelatin dalam produk pangan, sebagai zat pengental, penggumpal, pengemulsi, penstabil, dan pembentuk busa.
2. Gelatin dalam daging olahan, untuk meningkatkan kekuatan ikat air, konsistensi, dan stabilitas produk olahan.
3. Gelatin dalam susu olahan, untuk memperbaiki tekstur, konsistensi, dan stabilitas susu olahan.
4. Gelatin dalam produk bakery, untuk menjaga kelembapan serta perekat.
5. Gelatin dalam produk minuman, untuk menjernihkan sari buah, jus dan *wine* (Miskah, 2010: 2-3).

### **E. Analisis Karakteristik Gelatin**

Gelatin dapat larut dalam air, asam asetat dan pelarut-pelarut alkohol. Tetapi tidak larut dalam aseton, karbon tetraklorida, benzene, petroleum eter maupun pelarut organik lainnya (Rahayu, 2016: 2). Gelatin memiliki titik leleh sebesar 35 °C. Titik leleh inilah yang menyebabkan gelatin memiliki ciri khas dibandingkan bahan pembuat gel lainnya (Amiruldin, 2007: 24). Uji yang digunakan untuk mengetahui kualitas mutu gelatin dapat dilakukan dengan beberapa pengujian, antara lain:

#### **1. Kadar Air**

Kadar air merupakan perbandingan banyaknya air yang terkandung dalam suatu bahan terhadap bobot keringnya. Kandungan air dapat menentukan bentuk, tekstur dan daya tahan terhadap bakteri pengganggu yang dinyatakan dalam jumlah air bebas yang dimanfaatkan untuk pertumbuhan bakteri (Sudarmadji, 1995).

#### **2. Kadar Lemak**

Kadar lemak merupakan parameter jumlah lemak yang terkandung dalam bahan yang diukur untuk mengetahui daya simpan produk. Jumlah lemak menentukan kualitas suatu produk dimana kerusakan lemak dapat mengurangi nilai gizi dan mempercepat pembusukan produk (Winarno, 2002).

#### **3. Kadar Abu**

Kadar abu merupakan suatu parameter yang menunjukkan jumlah bahan anorganik dalam bahan organik. Banyaknya jumlah abu dalam bahan dipengaruhi oleh jumlah ion-ion anorganik di dalamnya (Rahayuningsih, 2004).

#### **4. Kadar Protein**

Untuk mengetahui kadar protein dapat dilakukan dengan metode *Kjehdahl* untuk menentukan kadar nitrogen yang terkandung dalam bahan (Sudarmadji, 1995).

## 5. Derajat Keasaman

Pengukuran nilai derajat keasaman (pH) untuk menentukan kualitas dan kandungan muatan dalam gelatin. Gelatin tersusun atas rantai polipeptida yang menghubungkan berbagai macam asam amino yang bersifat amfoter (Winarno, 2002).

## F. Spektroskopi *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR)

Spektroskopi FTIR seperti pada Gambar 2.7 menjadi metode spektroskopi yang paling modern dibandingkan metode analisis lainnya (UV-Vis, NMR dan massa) karena pengaplikasian yang mudah, cepat dan murah (Purwakusumah, dkk., 2014: 83). Teknik ini didasarkan pada vibrasi atom yang menghasilkan spektrum dengan bantuan sinar inframerah yang ditembakkan ke senyawa yang dianalisis. Hasil dari tembakan sinar inframerah akan menghasilkan fraksi-fraksi berdasarkan penyerapan sinar inframerah pada tingkatan energi tertentu yang menimbulkan suatu spektrum. Spektrum dihasilkan dari frekuensi vibrasi dari bahan yang dianalisis (Syafiqoh, dkk., 2014: 18).



**Gambar 2.7** Alat Spektroskopi FTIR  
(Sumber: <https://www.thermofisher.com>)

Prinsip kerja dari spektroskopi *infra red* yaitu dihasilkan dari pentransmision cahaya mengenai sampel, mendeteksi atau mengukur intensitas cahaya dengan detektor serta membandingkan dengan intensitas tanpa sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Kemudian spektrum yang diperoleh diplot sebagai intensitas

fungsi energi, panjang gelombang ( $\mu\text{m}$ ) atau bilangan gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ ) (Anam, 2010: 2).

Berdasarkan Suryati (2015: 73-76) dan Rohmawati, Lilik (2008: 56), daftar korelasi gugus fungsi pada spektra IR FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) ditunjukkan pada Tabel 2.6 dan 2.7

**Tabel 2.6** Daftar Korelasi Gugus Fungsi Spektra FTIR pada Gelatin

Bilangan Gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )	Jenis Vibrasi
3649,32-2208,49	Streching O-H, N-H streaching
3000-2800	Streaching C-H
1636-1661	Gugus C=O, Regangan C-N
1335-1650	N-H bending
1239,32-1031,96	Regangan C-O

**Sumber:** Kemp,(1987).,Muyongga.,dkk (2004).

**Tabel 2.7** Daftar Korelasi Gugus Fungsi pada Spektra IR

Bilangan Gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )	Intensitas	Jenis Vibrasi
3500-3200	Lebar	Uluran O-H
3500-3300	Lemah	Uluran N-H amina sekunder
3000-2800	Kuat	Uluran C-H alifatik
2500-2000	Lemah	Uluran C-N alifatik nitril
1650-1550	Kuat	Uluran C=O asimetri dari garam asam karboksilat
1600-1475*	Sedang-lemah	Uluran C=C dari aromatik
1465-1440	Sedang	C-H asimetris dari $\text{CH}_3$
1450-1375*	Sedang	Tekukan C-H dari $\text{CH}_3$
1390-1370	Sedang	C-H simetris dari $\text{CH}_3$
1320-1210*	Kuat	Uluran C-O dari asam karboksilat
1280-1180	Sedang	Uluran C-N amina
1490-1150	Sedang	Tekukan H-C-H
1310-1020	Lemah	Uluran C-O-C dari eter
1290-1000	Sedang-lemah	Tekukan C-H aromatik
770-650	Lemah	Tekukan O-H
750-600	Sedang	Tekukan N-H
850-500	Sedang	Uluran C-C
455-405	Sedang-lemah	Tekukan C-N-C amina sekunder
700-400**	-	Ikatan M-C
500-300**	-	Ikatan M-N

**Sumber:** Socrates, (1994)., Sastrohamidjojo (1992)., Brisdon, (1998).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan (Februari - November 2018), bertempat di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Kimia Organik, Laboratorium Kimia Instrumen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang, Laboratorium FMIPA Universitas Hasanuddin dan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) merk Shimidzu, *freeze dryer*, *sentrifuge*, evaporator, *pH* meter, *shaker waterbath*, neraca analitik, desikator, tanur, oven, gelas ukur, labu ukur, erlenmeyer, gelas kimia, corong, cawan porselin, toples, botol semprot, pisau, gunting dan wadah pengering.

##### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah air bersih, aluminium foil, akuades ( $H_2O$ ), kalium bromida (KBr), kulit dan tulang kambing kacang, larutan asam format ( $HCOOH$ ) 2 %, larutan asam klorida ( $HCl$ ) 3% dan 6N, larutan kapur 2%, larutan natrium sulfida ( $Na_2S$ ), larutan *teepol* 1 % dan tissue.

### **C. Prosedur Kerja**

#### **1. Preparasi Sampel**

##### **a. Kulit Kambing**

Kulit kambing yang menjadi bahan gelatin, dicuci dengan air bersih yang mengalir. Kemudian kulit direndam dalam campuran air dan larutan *teepol* 1% dengan perbandingan 3:1 selama 2 jam dan dicuci kembali dengan air mengalir hingga bersih. Selanjutnya, direndam dalam campuran air, larutan natrium sulfida ( $\text{Na}_2\text{S}$ ), dan larutan kapur 2% dengan perbandingan 3:1:1 selama 36 jam. Kemudian dicuci kembali dengan air dan dinetralkan dengan larutan asam format ( $\text{HCOOH}$ ) 2% dan air dengan perbandingan 3:1 hingga pH netral (7-7,5). Selanjutnya, kulit dipotong kecil-kecil dengan ukuran 3x3 cm (Said, 2011: 192).

##### **b. Tulang Kambing**

Tulang kambing yang menjadi bahan gelatin, dicuci dengan air bersih hingga lemak dan daging terlepas semuanya. Kemudian dipotong kecil-kecil dengan ukuran  $\pm 3$  cm (Juliasti, 2015: 6).

#### **2. Proses *Curing***

Proses *curing* dilakukan dengan perendaman kulit dan tulang kambing sebanyak 100 gram ke dalam masing-masing larutan asam klorida ( $\text{HCl}$ ) 3% dengan perbandingan 1:5 (b/v) selama 36 jam. Kemudian tulang dan kulit dicuci dengan menggunakan aquadest sampai nilai pH netral (Rahayu, 2016: 2).

#### **3. Produksi Gelatin**

Produksi gelatin dilakukan dengan metode ekstraksi, kulit dan tulang yang telah melewati proses *curing* masing-masing dimasukkan ke dalam *beaker glass* dan

ditambahkan aquadest dengan perbandingan 1:2 (b/v). Suhu dan waktu yang digunakan dalam tahap ekstraksi 45 °C, 55 °C dan 65 °C selama 5 jam. Kemudian hasil ekstraksi disaring dan dikeringkan *freeze dryer*. Lalu gelatin yang telah kering dihaluskan untuk mendapatkan bubuk gelatin (Rahayu, 2016: 3).

#### 4. Pengujian Sifat Fisikokimia Gelatin

##### a. Rendamen

Perhitungan rendamen dilakukan dengan membandingkan bobot gelatin dengan bobot bahan baku gelatin dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rendamen (\%)} = \frac{\text{Bobot gelatin}}{\text{Bobot bahan baku gelatin}} \times 100\%$$

##### b. Uji Nilai pH

Uji nilai pH gelatin dilakukan dengan menimbang sampel sebanyak 0,5 gram kemudian dilarutkan ke dalam 20 mL akuades dan dihomogenkan. Selanjutnya sampel diuji dengan pH meter yang sudah dikalibrasi (Said, 2011: 193).

##### c. Uji Kadar Air

Uji kadar air pada gelatin dilakukan dengan metode AOAC (*Association of Office Analytical Chemist*). Gelas kimia ditimbang dan dikeringkan dalam oven pada suhu 105 °C selama 1 jam. Lalu gelatin ditimbang sebanyak 0,5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dikeringkan dalam pada suhu 105 °C selama 1 jam sampai bobot konstan dari gelatin diperoleh. Selanjutnya, didinginkan dalam desikator selama 15 menit. Setelah itu kadar air dapat dihitung dengan persamaan:

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{\text{Bobot awal gelatin} - \text{Bobot akhir gelatin}}{\text{Bobot awal gelatin}} \times 100\%$$

d. Uji Kadar Abu

Uji kadar abu dilakukan dengan metode AOAC (*Association of Office Analytical Chemist*). Hasil dari analisis kadar air dipanaskan dalam tanur dengan suhu 660°C selama  $\pm 3$  jam sampai menjadi abu. Setelah itu ditimbang bobot cawan dan bobot gelatin. Setelah itu kadar abu dapat dihitung dengan persamaan:

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{bobot awal} - \text{bobot akhir}}{\text{Bobot gelatin}} \times 100\%$$

### 5. Analisis Karakteristik Gugus Fungsi dengan FTIR

Analisis gugus fungsi dilakukan dengan metode spektroskopi FTIR dengan pelet KBr, dimana sampel bubuk gelatin sebanyak 0,5 gram dicampurkan dengan pelet KBr dengan perbandingan 1:8. Kemudian, campuran tersebut dimampatkan dalam cetakan dengan bantuan pompa hidrolis sampai menjadi plat tipis. Selanjutnya sampel plat tipis diidentifikasi dengan spektrometer FTIR Shimidzu dengan panjang gelombang sebesar 4000-500  $\text{cm}^{-1}$  (Puspawati, 2012: 81).

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Tabel Hasil Penelitian**

**1. Analisa Fisikokimia Gelatin**

Berdasarkan analisis fisikokimia gelatin kulit kambing dan tulang kambing yang diperoleh hasil seperti pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2

**Tabel 4.1** Hasil Analisis Fisokimia Gelatin Kulit Kambing

No.	Analisis Fisikokimia	Kulit Kambing		
		45 °C	55 °C	65 °C
1	Nilai pH	4,6	4,3	4,5
2	Nilai Rendamen (%)	2,32	2,49	2,54
3	Nilai Kadar Air (%)	10,65	10,30	10,29
4	Nilai Kadar Abu (%)	8,23	7,60	1,50

**Tabel 4.2** Hasil Analisis Fisokimia Gelatin Tulang Kambing

No.	Analisis Fisikokimia	Tulang Kambing		
		45 °C	55 °C	65 °C
1	Nilai pH	3,7	3,6	3,5
2	Nilai Rendamen (%)	2,11	2,22	2,46
3	Nilai Kadar Air (%)	3,75	3,37	3,25
4	Nilai Kadar Abu (%)	1,73	1,44	1,04

**2. Analisa Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin dengan FTIR**

a. Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin Kulit dan Tulang Kambing pada Suhu 45 °C

Hasil perbandingan analisis karakteristik gelatin kulit dan tulang kambing suhu 45 °C dapat dilihat pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3** Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing dan Tulang Kambing Suhu 45 °C  
**Puncak Serapan (cm<sup>-1</sup>)**

<b>Gelatin Kulit Kambing</b>	<b>Gelatin Tulang Kambing</b>	<b>Gelatin Komersial</b>	<b>Gugus Fungsi</b>
3433,54	3367,42	3449,23	O-H, N-H amida sekunder, C-H <sub>2</sub> alifatik
2961,50	2960,77	2934,01	
1639,31	1653,47	1654,62	C=O <i>Stretching</i> dari amida sekunder
1544,83	1543,22	1544,72	C=O asimetri dari garam asam karboksilat dan CN <i>stretching</i>
1243,74	1242,07	1243,36	N-H <i>bending</i> (uluran C-N amina)
1080,66	1080,67	1081,49	Tekukan C-H aromatik dan C-O <i>Stretching</i>

b. Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin Kulit dan Tulang Kambing pada Suhu 55 °C

Hasil perbandingan analisis karakteristik gelatin kulit dan tulang kambing suhu 55 °C dapat dilihat pada Tabel 4.4

**Tabel 4.4** Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing dan Tulang Kambing Suhu 55 °C

<b>Puncak Serapan (cm<sup>-1</sup>)</b>			<b>Gugus Fungsi</b>
<b>Gelatin Kulit Kambing</b>	<b>Gelatin Tulang Kambing</b>	<b>Gelatin Komersial</b>	
3432,40	3400,70	3449,23	O-H, N-H amida sekunder, C-H <sub>2</sub> alifatik
2964,08	2960,34	2934,01	
1653,78	1652,84	1654,62	C=O <i>Stretching</i> dari amida sekunder
1545,12	1543,36	1544,72	C=O asimetri dari garam asam karboksilat, CN <i>stretching</i> dan tekukan CH <sub>2</sub>
1244,99	1242,43	1243,36	N-H <i>bending</i> (uluran C-N amina)
1081,07	1080,61	1081,49	Tekukan C-H aromatik dan C-O <i>Stretching</i>

c. Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing dan Tulang Kambing 65 °C

Hasil perbandingan analisis karakteristik gelatin kulit dan tulang kambing suhu 65 °C dapat dilihat pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5** Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing dan Tulang Kambing Suhu 65°C

Puncak Serapan (cm <sup>-1</sup> )			Gugus Fungsi
Gelatin Kulit Kambing	Gelatin Tulang Kambing	Gelatin Komersial	
3425,06	3310,58	3449,23	O-H, N-H amida sekunder,
2960,62	2959,52	2934,01	C-H <sub>2</sub> alifatik
1640,36	1652,15	1654,62	C=O <i>Stretching</i> dari amida sekunder
1545,34	1539,34	1544,72	C=O asimetri dari garam asam karboksilat, CN <i>stretching</i> dan tekukan CH <sub>2</sub>
1245,20	1241,77	1243,36	N-H <i>bending</i> (uluran C-N amina)
1080,99	1080,75	1081,49	Tekukan C-H aromatik dan C-O <i>Stretching</i> dari alkohol sekunder

**B. Pembahasan**

**1. Preparasi Sampel**

Pembuatan gelatin dilakukan dengan menggunakan bahan baku kulit kambing dan tulang kambing yang masih dalam keadaan segar dan baik untuk menjaga kualitas gelatin yang dihasilkan. Persiapan bahan baku pembuatan gelatin dengan menggunakan kulit kambing dan tulang kambing memiliki perbedaan. Untuk kulit kambing dibersihkan dengan air bersih yang mengalir untuk membersihkan kotoran-kotoran dan sisa darah yang menempel pada kulit kambing.

Kulit kambing direndam dalam air dan larutan *teepol* selama 2 jam. Penggunaan larutan *teepol* dalam proses perendaman bertujuan untuk menghilangkan zat-zat pengotor dan lemak yang menempel pada permukaan kulit. Kulit kambing tersebut direndam kembali selama 36 jam dalam campuran air, kalsium hidroksida dan natrium sulfida. Perendaman dengan menggunakan campuran tersebut berfungsi untuk mempermudah proses penghilangan bulu pada kulit kambing. Hal ini dikarenakan senyawa sulfida dan kapur dapat memutuskan jembatan sulfida yang terdapat pada senyawa keratin pada bulu kulit kambing. Kulit kambing dicuci dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan direndam dalam larutan asam format untuk menetralkan nilai pH dari kulit kambing setelah serangkaian perendaman yang telah dilakukan. Kulit kambing dipotong kecil-kecil dengan ukuran  $\pm 3 \times 3$  cm. Hal ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses ekstraksi pada kulit kambing karena semakin luas permukaan suatu sampel maka akan semakin mempercepat proses ekstraksi.

Persiapan pada tulang kambing dilakukan dengan mencuci tulang kambing dengan menggunakan air bersih yang mengalir untuk membersihkan lemak dan darah yang melekat pada tulang kambing. Pemotongan dilakukan dengan ukuran  $\pm 3$  cm. Hal ini juga bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses ekstraksi pada tulang kambing.

## **2. Proses *Curing***

Proses *curing* atau perendaman dilakukan untuk menghidrolisis senyawa kolagen yang terdapat dalam bahan baku gelatin yang menghasilkan senyawa *ossein* (Kusumawati, dkk., 2008: 63). Proses hidrolisis menyebabkan denaturasi protein susunan kolagen yang semula *triple helix* menjadi rantai tunggal. Proses *curing*

berdasarkan pembuatan gelatin dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu gelatin tipe A (larutan asam) dan gelatin tipe B (larutan basa). Dalam waktu 36 jam proses hidrolisis senyawa kolagen dapat menghasilkan *ossein* yang akan digunakan sebagai bahan baku gelatin. Perendaman dilakukan dengan pelarut asam yaitu larutan asam klorida (HCl) 3% selama 36 jam. Berdasarkan Said (2011: 194), penggunaan larutan asam dalam proses perendaman lebih memudahkan dalam proses hidrolisis kolagen.

Kulit kambing dan tulang kambing kemudian dinetralkan dengan menggunakan aquadest dan aquabidest hingga nilai pH mencapai 5-6 untuk mendapatkan titik isoelektrik dari senyawa non-kolagen dalam protein. Sehingga senyawa non-kolagen tidak terekstrak pada proses ekstraksi selanjutnya.

### **3. Proses Produksi Gelatin**

Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan aquadest dan dipanaskan dengan suhu 45°C, 55°C dan 65°C sebagai variasi suhu. Proses ekstraksi menyebabkan terjadinya denaturasi pada protein susunan kolagen *triple helix* menjadi rantai tunggal melalui penggabungan tiga ikatan peptida. Reaksi hidrolisis yang terjadi disebabkan adanya pemutusan ikatan hidrogen dan ikatan silang kovalen tropokolagen *triple helix* menjadi rantai *alpha helix* sehingga dihasilkan senyawa gelatin (Martianingsih dan Atmaja, 2010).


Kemudian dilakukan penyaringan hasil ekstraksi untuk memisahkan zat-zat pengotor yang larut dalam proses ekstraksi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kemurnian gelatin yang diperoleh. Setelah itu hasil penyaringan yang berupa gelatin cair dikeringkan dengan *freeze dryer*. Pengeringan bertujuan untuk menghilangkan kandungan air yang terdapat pada gelatin dan menjadikan gelatin cair menjadi gelatin bubuk. Kemudian dilakukan beberapa uji fisikokimia berupa kadar air, kadar abu,

rendamen dan nilai pH. Selain itu dilakukan uji gugus fungsi yang terdapat dalam gelatin bubuk dengan menggunakan FTIR.

#### 4. Analisis Fisikokimia Gelatin Kulit dan Tulang Kambing

##### a. Analisa Rendamen (%)

Analisa rendamen dapat menunjukkan keefektifan dan keefisiesian proses produksi gelatin dari kulit dan tulang kambing yang dihasilkan berdasarkan presentase nilai rendamen yang dihasilkan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rendamen gelatin dari kulit dan tulang kambing seperti pada Gambar 4.1.




**Gambar 4.1** Grafik Nilai Rendamen Pada Gelatin Kulit dan Tulang Kambing

Berdasarkan analisis nilai rendamen yang didapatkan, suhu pada tahap ekstraksi memberikan pengaruh terhadap nilai rendamen yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh, suhu optimum pembuatan gelatin kult kambing dan tulang kambing pada suhu 65 °C. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai rendamen dimana semakin tinggi suhu yang digunakan maka semakin tinggi nilai rendamen yang diperoleh. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Sompie (2012: 794), bahwa suhu tinggi pada tahap esktraksi akan meningkatkan nilai rendemen dari gelatin yang dihasilkan. Suhu tinggi mempermudah pemecahan ikatan hidrogen dalam kolagen

sehingga memperbanyak larutnya kolagen dalam proses ekstraksi sehingga meningkatkan produksi gelatin.

### b. Analisis Nilai pH

Nilai pH dari gelatin merupakan salah satu parameter yang dapat menunjukkan standar gelatin yang dapat digunakan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai pH dari gelatin kulit kambing dan tulang kambing seperti pada Gambar 4.2




**Gambar 4.2** Grafik Nilai pH Gelatin Kulit dan Tulang Kambing

Berdasarkan penelitian, nilai pH dari gelatin kulit kambing dan tulang kambing diperoleh yaitu 3,9 - 4,6. Rendahnya nilai pH yang didapatkan karena proses perendaman yang menggunakan larutan asam. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa produksi gelatin cukup baik, karena nilai pH yang diperoleh sesuai dengan nilai pH gelatin berdasarkan standar GMIA yakni 3,8-6,0 (Sompie, 2012: 794). Gelatin dengan nilai pH yang rendah baik digunakan dalam industri makanan seperti sirup asam, mayonaise, dan produk minuman jus (Juliasti, R., dkk., 2015: 8).

### c. Analisis Kadar Air

Kadar air merupakan salah satu indikator yang menentukan kualitas suatu bahan yang digunakan sebagai bahan pangan. Kadar air menggambarkan kandungan air pada suatu bahan berdasarkan bobot kering dan bobot basah dari suatu bahan. Kandungan air dalam suatu sampel dapat mempengaruhi aktivitas mikroba dan aktivitas kimiawi. Nilai kadar air juga mempengaruhi mutu gelatin seperti tingkat ketengikan dan warna gelatin yang dihasilkan (Juliasti, R., dkk., 2015: 8). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kadar air dari gelatin kulit kambing dan tulang kambing seperti pada Gambar 4.3




**Gambar 4.3** Gambar Nilai Kadar Air Gelatin Kulit dan Tulang Kambing

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kadar air untuk gelatin kulit kambing dengan suhu ekstraksi 45 °C, 55 °C dan 65 °C berturut-turut yakni 10,65%, 10,30% dan 10,29%. Sedangkan untuk gelatin tulang kambing dengan suhu ekstraksi 45 °C, 55 °C dan 65 °C berturut-turut yakni 3,75%, 3,37% dan 3,25%. Berdasarkan nilai kadar air yang diperoleh untuk produksi gelatin dari kulit kambing dan tulang kambing memenuhi persyaratan dimana menurut SNI No. 06-3735 Tahun 1995 nilai kadar air untuk gelatin maksimum bernilai 16% (Rosentadewi, 2017: 31). Nilai kadar

air dipengaruhi oleh kemampuan suatu bahan dalam menarik air dan proses pengeringan bahan (Rosentadewi, 2017: 31).

#### d. Analisis Kadar Abu

Abu merupakan zat anorganik yang berasal dari pembakaran zat-zat organik. Kadar abu menggambarkan kandungan jumlah mineral dalam suatu bahan. Penentuan kadar abu adalah metode untuk menentukan kemurnian suatu bahan (Sudarmadji, 1997) dalam (Said, 2011: 196). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kadar abu dari gelatin kulit kambing dan tulang kambing seperti pada Gambar 4.4



**Gambar 4.4** Grafik Nilai Kadar Abu Gelatin Kulit dan Tulang Kambing

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai kadar abu dalam gelatin kulit kambing dengan suhu ekstraksi berturut-turut 45 °C, 55 °C dan 65 °C yakni 2,6%, 2,8% dan 1,5%. Sedangkan kadar abu dalam gelatin tulang kambing dengan suhu ekstraksi berturut-turut 45 °C, 55 °C dan 65 °C yakni 1,7%, 1,4% dan 1,04%. Berdasarkan nilai kadar abu yang diperoleh, produksi gelatin kulit dan tulang kambing sudah memenuhi persyaratan yaitu berdasarkan SNI yang menyatakan bahwa nilai kadar abu maksimum adalah 3,25% (Said, 2011: 196).

## 5. Analisis Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin Kulit dan Tulang Kambing dengan FTIR

Salah satu metode analisis untuk menentukan gugus fungsi dalam suatu senyawa adalah analisis FTIR, yang menggunakan prinsip spektroskopi inframerah dilengkapi dengan transformasi fourier untuk menganalisis dan mendeteksi suatu senyawa (Anam, dkk., 2010: 1-2). Pengujian karakteristik serapan gugus fungsi gelatin dengan metode FTIR sangat penting. Hal ini dikarenakan hasil dari karakteristik gugus fungsi dapat menggambarkan keberhasilan produksi gelatin. Metode pengujian dengan FTIR menggunakan bantuan sinar inframerah yang ditembakkan ke suatu bahan untuk mendeteksi gugus fungsi yang terdapat dalam bahan tersebut. Dimana setiap gugus fungsi memiliki frekuensi serapan range sehingga berdasarkan serapan range tersebut dapat diidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam suatu bahan pada spektrum inframerah tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, spektrum gugus fungsi pada gelatin memiliki struktur gugus fungsi hidroksil (O-H), gugus karbonil (C=O) dan gugus amina (N-H). Hal ini menunjukkan bahwa gelatin berasal dari protein. Hasil spektrum menunjukkan puncak serapan gugus fungsi gelatin dari kulit kambing pada suhu 45°C, 55°C dan 65°C berturut-turut adalah 3433,54 cm<sup>-1</sup>, 3432,40 cm<sup>-1</sup> dan 3425,06 cm<sup>-1</sup>. Sedangkan puncak serapan gugus fungsi gelatin dari tulang kambing pada suhu 45°C, 55°C dan 65°C berturut-turut adalah 3367,42 cm<sup>-1</sup>, 3400,70 cm<sup>-1</sup> dan 3310,58 cm<sup>-1</sup>. Puncak serapan gugus fungsi tersebut menunjukkan gugus fungsi amida A yang ditandai adanya vibrasi *stretching* gugus O-H yang melebar dan N-H *stretching*. Menurut Kemp (1987), panjang gelombang yang dihasilkan menunjukkan gugus fungsi N-H dalam amida berikatan dengan regangan CH<sub>2</sub> ketika gugus karboksilat dalam keadaan stabil.

Serapan spektrum gugus fungsi selanjutnya yang dihasilkan oleh gelatin dari kulit kambing pada suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C berturut-turut adalah 2961,50 cm<sup>-1</sup>, 2964,08 cm<sup>-1</sup> dan 2960,62 cm<sup>-1</sup>. Sedangkan untuk gelatin dari tulang kambing pada suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C berturut-turut adalah 2960,77 cm<sup>-1</sup>, 2960,34 cm<sup>-1</sup> dan 2959,52 cm<sup>-1</sup>. Menurut Kemp (1987), Serapan spektrum tersebut menunjukkan adanya gugus fungsi *stretching* C-H.

Gugus fungsi gelatin pada kulit kambing selanjutnya adalah amida I. Pada suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C berturut-turut adalah dengan bilangan gelombang spektra IR 1639,31 cm<sup>-1</sup>, 1653,78 cm<sup>-1</sup> dan 1640,36 cm<sup>-1</sup>. Sedangkan gugus fungsi gelatin pada tulang kambing selanjutnya adalah amida I pada suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C berturut-turut adalah dengan bilangan gelombang spektra IR 1653,47 cm<sup>-1</sup>, 1652,84 cm<sup>-1</sup> dan 1652,15 cm<sup>-1</sup>. Hal ini sesuai dengan (Muyongga dkk., 2004) dalam (Suryati, 2015: 9) yang menyatakan bahwa serapan gelombang pada frekuensi 1636-1661 cm<sup>-1</sup> menunjukkan serapan gugus fungsi amida I yang menunjukkan adanya gugus C=O dan regangan C-N. Kata *stretching* menandakan regangan dalam ikatan yang menyebabkan terjadinya perubahan jarak yang akan terus bergerak dengan semakin tingginya suhu (Suryati, 2015: 8).


Gugus fungsi gelatin dari kulit kambing daerah amida II pada suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C ditunjukkan pada bilangan gelombang berturut-turut adalah 1544,83 cm<sup>-1</sup>, 1545,12 cm<sup>-1</sup> dan 1545,34 cm<sup>-1</sup>. Selanjutnya gugus fungsi gelatin dari tulang kambing daerah amida II pada suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C berturut-turut adalah 1543,22 cm<sup>-1</sup>, 1543,36 cm<sup>-1</sup> dan 1539,34 cm<sup>-1</sup>. Sesuai dengan tabel korelasi gugus fungsi pada spektra IR (Brisdon, 1998) dalam (Rohmawati, Lilik. 2008: 56). Pada spektra tersebut terdapat gugus C=O asimetri dari garam asam karboksilat. Daerah ini juga bersifat spesifik dan menjadi ciri khas dari beberapa gugus hidrokarbon yang

terdapat pada beberapa struktur molekuler seperti asam lemak, protein dan polisakarida. (Syafiqoh, 2014: 37).


Daerah serapan selanjutnya gugus fungsi gelatin kulit kambing pada suhu 45°C, 55°C dan 65°C adalah amida III pada puncak gelombang 1243,74 $\text{cm}^{-1}$ , 1244,99 $\text{cm}^{-1}$  dan 1245,20  $\text{cm}^{-1}$ . Daerah serapan selanjutnya gugus fungsi gelatin tulang kambing pada suhu 45°C, 55°C dan 65°C adalah amida III pada puncak gelombang 1242,07  $\text{cm}^{-1}$ , 1242,43  $\text{cm}^{-1}$  dan 1241,77  $\text{cm}^{-1}$ . Sesuai dengan pernyataan (Brisdo, 1998) pada tabel korelasi gugus fungsi spektra IR menunjukkan adanya gugus N-H *bending* (uluran C-N amina). Menurut (Muyongga dkk., 2004) dalam (Suryati, 2015: 9) mengatakan bahwa puncak serapan amida III adalah sekitar 1200-1300  $\text{cm}^{-1}$  yang berhubungan dengan *tripel helix* (kolagen). Daerah serapan selanjutnya gugus fungsi gelatin kulit kambing pada suhu 45°C, 55°C dan 65°C adalah pada bilangan gelombang 1080,66  $\text{cm}^{-1}$ , 1081,07  $\text{cm}^{-1}$  dan 1080,99  $\text{cm}^{-1}$ . Daerah serapan selanjutnya gugus fungsi gelatin tulang kambing pada suhu 45°C, 55°C dan 65°C adalah pada bilangan gelombang 1080,67  $\text{cm}^{-1}$ , 1080,61  $\text{cm}^{-1}$  dan 1080,75  $\text{cm}^{-1}$ . Serapan ini menunjukkan tekukan C-H aromatik dan C=O *stretching*.

Berdasarkan analisis dari spektrum yang dihasilkan dapat dilihat bahwa serapan spektrum gugus fungsi antara gelatin kulit kambing dan tulang kambing kacang pada suhu 45°C, 55°C dan 65°C memiliki kesamaan yang hampir identik seperti pada Gambar 4.5 dan 4.6. Namun perbedaan suhu yang digunakan dalam pembuatan gelatin menunjukkan adanya perbedaan serapan spektrum yang dihasilkan. Pada suhu 45°C terdapat banyak *pick* spektrum yang tidak diinginkan. Sedangkan pada suhu 55°C menghasilkan *pick* spektrum yang tidak diinginkan lebih sedikit. Dan pada suhu 65°C menghasilkan *pick* spektrum yang tidak diinginkan lebih sedikit dibandingkan suhu lainnya yang digunakan. Hasil analisis gugus fungsi untuk

gelatin kulit kambing banyak terdapat pengotor seperti garam-garam ataupun senyawa-senyawa organologam yang ditandai dengan banyaknya *pick* spektrum. Hal ini dikarenakan faktor dari produksi gelatin tersebut.



Gambar 4.5 Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing



Gambar 4.6 Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Tulang Kambing

Dalam penelitian ini juga ditambahkan analisis komposisi kandungan asam lemak pada tulang kambing untuk mengetahui kandungan asam lemak pada tulang kambing. Berdasarkan hasil kromatografi diperoleh hasil komposisi kandungan asam lemak berupa, asam oleat, asam palmitat, asam linoleat, asam stearat, asam palmitoleat, asam miristat, asam margarat dan asam laurat. Kandungan asam lemak ini membuat kambing memiliki banyak manfaat. Hal ini dibenarkan oleh pernyataan Said (2014: 1) bahwa, kandungan asam lemak di dalam kambing dapat dimanfaatkan dalam produk pangan dan non pangan. Contoh asam lemak dalam kambing yang banyak memiliki manfaat yaitu asam lemak oleat dan asam palmitoleat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan:

1. Suhu optimum dalam mengekstrak kulit kambing dan tulang kambing adalah 65 °C dengan rendamen yang diperoleh sebesar 2,54 % untuk gelatin kulit kambing dan 2,46 % untuk gelatin tulang kambing.
2. Karakterisasi FTIR gelatin kulit kambing dan tulang menunjukkan adanya serapan khas gugus fungsi dari gelatin yang ditandai dengan adanya gugus fungsi hidroksil (O-H), gugus karbonil (C=O) dan gugus amina (N-H).

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diperiberikan pada penelitian berikutnya adalah sebaiknya dilakukan analisis kandungan protein pada gelatin serta analisis kandungan asam-asam amino pada gelatin dengan menggunakan metode *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC).

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, *Al Kareem*

Al-Mahally, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyutti. "*Tafsir Jalalain Berikut Asbābun Nuzūl Jilid 2*". Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010.

Anida. "Pengaruh Variasi Konsentrasi dan Lama Perendaman Asam Asetat ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) Terhadap Produksi Gelatin dari Limbah Kulit Kuda (*Equus caballus*)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2016.

Almunadi, dkk. "Analisis Kualitatif dan Kuantitatif Asam Lemak Tak Jenuh Omega-3 dari Minyak Ikan Patin (*Pangasius pangasius*) Dengan Metode Kromatografi Gas". *Penelitian Sains* 14, no. 4 (2011): h. 38-42.

Amiruldin, Musfiq. "Pembuatan dan Analisis Karakteristik Gelatin dari Tulang Ikan Tuna (*Thunnus Albacares*)". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2007.

Anam, Chorul, dkk. "Analisis Gugus Fungsi pada Sampel Uji, Bensin dan Spiritus Menggunakan Metode Spektroskopi FTIR". *Berkala Fisika* 10, no. 1 (2010): h. 79-83.

Asmi, Nur. "Pengaruh Perbedaan Bagian Kulit dan pH Larutan Perendam Jeruk Nipis (*Citrus Aurantifolia*) Terhadap Kuantitas dan Kualitas Kerupuk Kulit Kerbau". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, 2014.

Brisdon, A.K. "*Inorganic Spectroscopic Methods*". New York : Oxford University Press Inc, 1998.

De Man, J.M. "Kimia Makanan". Bandung : ITB Press, 1997.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. "Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan". Jakarta: Kementerian Pertanian, 2017.

Fathiya. "Analisis kandungan Gelatin Babi dan Gelatin Sapi Pada Cangkang Kapsul Keras yang Mengandung Vitamin Menggunakan *Real-Time Polymerase Chain Reaction*". *Skripsi*. Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2015.

Hasan. "Studi Ekstraksi pada Proses Pembuatan Gelatin Tipe B dari Kulit Sapi". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2007.

Hidayat, Gugun, dkk. "Karakteristik Gelatin Tulang Ikan Nila dengan Hidrolisis Menggunakan Asam Fosfat dan Enzim Papain". *JPHPI* 19, no. 1 (2016): h. 69-74.

Hilda, Lelya. "Analisis kandungan Lemak Babi dalam Produk Pangan di Padangsidimpuan Secara Kualitatif dengan Menggunakan Gas Kromatografi (GC)". *Tazkir* 9, no.2 (2014): h.1-15.


- Huda, Wahyu Nurul, dkk. "Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*Gallus Gallus Bankiva*) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam". *Tenisains Pangan* 2, no. 3 (2013): h. 70-75.
- Juliasti, Radia, dkk. "Pemanfaatan Limbah Tulang Kaki Kambing Sebagai Sumber Gelatin dengan Perendaman Menggunakan Asam Klorida". *Aplikasi Teknologi Pangan* 4, no. 1 (2015): h. 5-10.
- Kementrian Agama RI. "Al-Qur'an dan Terjemahannya". 2006
- Kemp, W. "Organic Spectroscopy Second Edition". London : Macmilan Publishers Ltd., 1987.
- Kusumawati, Rinta. "Pengaruh Perendaman dalam Asam Klorida terhadap Kualitas Gelatin Tulang Kakap" *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi kelautan dan Perikanan* 3, no. 1 (2008): h. 63-68.
- Maknunah, Zahrotul. "Karakterisasi profil Protein gelatin komersial Menggunakan SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate-Policrulamide Gel Elektrophoresis) dan Analisis Kadar Protein Menggunakan Spektrofotometer UV-VIS" *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Martianingsih, Niniet dan Lukman Atmaja. "Analisis Sifat Kimia, Fisika dan Termal Gelatin dari Ekstraksi Kulit Ikan Pari (*Himantura gerrardi*) melalui Variasi Jenis Larutan Asam". *Prosiding Kimia* (2010), h.1-9.
- Minah, Faidliyah, dkk. "Ekstraksi Gelatin dari Hidrolisa Kolagen Limbah Tulang Ikan Tuna dengan Variasi Jenis Asam dan Waktu Ekstraksi". *SENIATI* (2016): ISSN 2058-4218.
- Miskah, Siti, dkk. "Pengaruh Konsentrasi  $\text{CH}_3\text{COOH}$  &  $\text{HCl}$  Sebagai Pelarut dan Waktu Perendaman Pada Pembuatan Gelatin Berbahan Baku Tulang/Kulit Kaki Ayam". *Teknik Kimia* 17, no. 1 (2010): h. 1-6.
- Miwada, dkk. "Karakteristik Gelatin dari Kulit Kaki Ternak dan Potensinya Sebagai *Edible Film*". *Majalah Ilmiah Peternakan* 18, no. 3 (2015): h. 109-113.
- Muharrami, Laila Khamsatul. "Penentuan Kadar Kolestrol dengan Metode Kromatografi Gas" *Agrointek* 5, no.1 (2011): h.28-32.
- Muyonga, dkk., "Extraction and physicochemical characterisation of Nile perch (*Lates niloticus*) skin and bone gelatin". *Food Hydrocolloids*, 18, no. 4 (2004): h. 581-592.
- Pamungkas, F. A., dkk. "Petunjuk Teknis Potensi Plasma Nutfah Kambing Lokal di Indonesia". Bogor : Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian, 2009.
- Panjaitan, Tina. "Optimasi Ekstraksi Gelatin dari Tulang Ikan Tuna (*Thunnus albacares*)". *Wiyata* 3, no. 1 (2016): h. 11-16.
- Pantow, dkk. "Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Larutan Asam Asetat ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) Terhadap Karakteristik Gelatin Kulit Kaki Ayam" *Zootek* 36, no.1 (2016): h. 23-32.

- Paseru, Bernice. "Pengaruh Jenis Asam dan Lama Perendaman Terhadap Karakteristik Kerupuk Kulit Sapi Bali". *Skripsi Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.
- Purwakusumah, Edy Djauhari, dkk. "Identifikasi dan Autentikasi Jahe Merah Menggunakan Kombinasi Spektroskopi FTIR dan Kemometrik". *Agritech* 34, no. 1 (2014): h. 82-87.
- Puspawati, N. M., dkk. "Isolasi Gelatin dari Kulit Kaki Ayam Broiler dan Karakterisasi Gugus Fungsinya dengan Spektrofotometri FTIR". *Kimia* 6, no. 1 (2012): h. 79-87.
- Raharja, K. "*Manfaat Gelatin Tulang Pari (1)*". Yogyakarta : Kedaulatan Rakyat, 2004.
- Rahayuningsih. "*Pembelajaran di Laboratorium*". Yogyakarta: Pusat pengembangan Pendidikan Universitas Gajah Mada, 2004.
- Rahayu, Fajar dan Nurul Hidayati Fitthriyah. "Pengaruh Waktu Ekstraksi Terhadap Rendemen Gelatin dari Tulang Ikan Nila Merah". *Seminar Nasional Sains dan Teknologi* (2016): ISSN 2407 – 1846.
- Rahmawati, Y. Dewi dan Muhamad Hasdar. "Kualitas Viskositas dan Kekuatan Gel Gelatin Kulit Domba yang Dihidrolisi Menggunakan Larutan NaOH". *Ilmu-ilmu Pertanian* 1, no. 1 (2017): h. 70-74.
- Rohmawati, Lilik. "Studi Kinetika Adsorpsi Merkuri (II) pada Biomassa Daun Enceng Gondok (*Eichhornia crassipes*)". *Skripsi Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Malang*, 2008.
- Rosentadewi, Almira. "Ekstraksi dan Karakterisasi Gelatin Kulit Kambing Peranakan Etawah Menggunakan Hidrolisis Asam Asetat pada Kulit yang Mengalami Proses Buang Bulu Secara Pemanasan." *BS thesis*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 2017.
- Rotinsulu, Merry D., dkk. "Pengamatan Post-Mortem Kualitas Kulit Kambing di Kota Manado". *LPPM Bidang Sains dan Teknologi* 2, no. 1 (2015): h. 82-88.
- Said, Muhammad Irfan, dkk. "Karakteristik Gelatin Kulit Kambing yang Diproduksi Melalui Proses Asam dan Basa". *Agritech* 31, no. 3 (2011): h. 190-200.
- Sasmitaloka, Kirana Sanggraini, dkk. "Ajian Potensi Kulit Sapi Kering Sebagai Bahan Dasar Produksi Gelatin Halal". *Buletin Peternakan* 41, no.3 (2017): h. 328-337.
- Sastrohamidjojo. "*Spektroskopi Inframerah*" Yogyakarta: Liberty. 1992.
- Setiawati. "Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanus Sp.*) Hasil Proses Perlakuan Asam". *Skripsi Fakultas Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor*. 2009.
- Shihab, M. Quraish. "*Tafsir Al-Misbah*", vol 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish. "*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", vol 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudarmadji, S. "*Prosedur Analisa Bahan Makanan Pertanian*". Yogyakarta: Liberty, 1995.

- Suparman. “*Beternak Kambing*”. Jakarta: Azka Press, 2007.
- Suryati. "Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin dari Ceker Ayam dengan Proses Hidrolisis." *Jurnal Teknologi Kimia Unimal* 4, no. 2 (2015): 66-79.
- Socrates. “*Infrared Characteristic Group Frequencies Tables and Charts Second Edition*”. New York : John Wiley and Sons, 1994.
- Sompie, Metty, dkk. “Pengaruh Umur Potong dan Konsentrasi Larutan Asam Asetat terhadap Sifat Fisik dan Kimia Gelatin Kulit Babi”. *Sains Peternakan* 10, no. 1 (2012): h. 15-22.
- Syafiqoh, Fathmah. “Analisis Gelatin Sapi dan Gelatin Babi Pada Produk Cangkang Kapsul Keras Obat dan Vitamin Menggunakan FTIR dan KCKT”. *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Farmasi UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Trilaksani, Wini., dkk. "Ekstraksi gelatin kulit ikan kakap merah (*Lutjanus sp.*) dengan proses perlakuan asam." *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia* 15, no. 3 (2012): 240-251.
- Ulfah, Maria. “Pengaruh Konsentrasi Larutan Asam Asetat dan Lama Waktu Perendaman terhadap Sifat-Sifat Gelatin Ceker Ayam”. *AgriTech* 31, no. 3 (2011): h. 161-167.
- Wahid, Abd Malik. “Pengaruh Lama Perendaman Dan Perbedaan Konsentrasi Etanol Terhadap Nilai Rendemen dan Sifat Fisiko–Kimia Gelatin Tulang Sapi” *Skripsi*. Makassar: Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, 2015.
- Winarno. “*Kimia Pangan dan Gizi*”. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Umum, 2002.

## LAMPIRAN

### Lampiran I. Skema Umum Penelitian



## Lampiran 2. Analisis Data

### 1. Pembuatan Larutan Asam Klorida (HCl) 3%

$$\begin{aligned} V_1 \times M_1 &= V_2 \times M_2 \\ V_1 \times 37\% &= 1000 \text{ mL} \times 3\% \\ V_1 &= \frac{3000 \text{ mL}}{37} \\ V_1 &= 81,08 \text{ mL} \end{aligned}$$

### 2. Analisis data Gelatin Kulit Kambing

#### a. Rendamen (%)

Suhu 65 °C

$$\begin{aligned} \text{Bobot sampel} &= 300 \text{ gram} \\ \text{Bobot gelatin} &= 2.14 \text{ gram} \\ \% \text{ Rendamen} &= \frac{\text{Bobot sampel}}{\text{Bobo gelatin}} \times 100\% \\ &= \frac{2.54 \text{ gr}}{100 \text{ gr}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Rendamen} = 2.54 \%$$

Hasil perhitungan rendamen (%) dengan rumus yang sama untuk suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C adalah sebagai berikut:

Bahan Baku	Pengulangan n	Rendamen		
		45 °C	55 °C	65 °C
Kulit Kambing	I	2.39 %	2.71 %	2.54 %
	II	2.25 %	2.28 %	2.54 %
	<b>Rata-rata</b>	2.32 %	2.49 %	2.54 %
Tulang Kambing	I	2.17 %	2.30 %	2.52 %
	II	2.05 %	2.15 %	2.40 %
	<b>Rata-rata</b>	2.11 %	2.22 %	2,46 %

**b. Kadar Air (%) Suhu 65 °C**

$$\text{Bobot sampel} = 0.5000 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned} W_1 (\text{B.kosong} + \text{B.sampel}) &= 74.4287 \text{ gram} + 0.5000 \text{ gram} \\ &= 74.9287 \text{ gram} \end{aligned}$$

$$W_2 = 74.8830 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned} \% \text{ Air} &= \frac{W_1 - W_2}{\text{B.Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{74.9287 \text{ gram} - 74.8830 \text{ gram}}{0.5000 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= \frac{0.0457 \text{ gram}}{0.5000 \text{ gram}} \times 100\% \end{aligned}$$

$$\% \text{ Air} = 9.14 \%$$

Hasil perhitungan kadar air (%) dengan rumus yang sama untuk suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C adalah sebagai berikut:

Bahan Baku	Pengulangan	Kadar Air		
		45 °C	55 °C	65 °C
Kulit Kambing	I	10.54 %	10.36 %	9.14 %
	II	10.76 %	10.24 %	10.22 %
	<b>Rata-rata</b>	10,65 %	10,30 %	10,29 %
Tulang Kambing	I	3.84 %	3.18 %	3.08 %
	II	3.66 %	3.56 %	3.42 %
	<b>Rata-rata</b>	3,75 %	3,37 %	3,25 %

c. Kadar Abu (%)

**Kulit Kambing Suhu 65 °C**

Bobot sampel = 0.5000 gram

b = 74.4287 gram

a = 74.4197 gram

$$\begin{aligned} \% \text{ Abu} &= \frac{b-a}{B.\text{Sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{(74.4287 - 74.4197) \text{ gram}}{0.5000 \text{ gram}} \times 100\% \\ &= \frac{0.0009}{0.5000} \times 100\% \end{aligned}$$


% Abu = 1.8 %

Hasil perhitungan kadar abu (%) dengan rumus yang sama untuk suhu 45 °C, 55 °C dan 65 °C adalah sebagai berikut:


Bahan Baku	Pengulangan	Kadar Abu		
		45 °C	55 °C	65 °C
Kulit Kambing	I	2.4 %	2.4 %	1.8 %
	II	2.8 %	3.2 %	1.2 %
	<b>Rata-rata</b>	8.23 %	7.60 %	1.50 %
Tulang Kambing	I	1.8 %	1.48 %	1.1 %
	II	1.5 %	1.4 %	0.98 %
	<b>Rata-rata</b>	1.73 %	1.44 %	1.04 %




## 2. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing Suhu 55°C




### 3. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Kulit Kambing Suhu 65°C




#### 4. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Tulang Kambing Suhu 45°C



## 5. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Tulang Kambing Suhu 55°C




## 6. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Tulang Kambing Suhu 65°C




#### Lampiran 4. Data Tambahan Hasil Analisa Komposisi Asam Lemak dengan GC-MS

File :C:\msdchem\1\data\MHS 2018\SAMPEL PUTUT UIN.D  
Operator : USMAN  
Acquired : 26 Nov 2018 18:45 using AcqMethod STERIOD 30.M  
Instrument : GCMSD  
Sample Name:  
Misc Info :  
Vial Number: 1



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

**Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian**



Sampel



Ekstraksi Gelatin



Gelatin Bubuk

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Putut Waskito, kelahiran Sukoharjo, 27 Mei 1996. Anak tunggal dari pasangan Widodo dan Saliyem. Penulis menyelesaikan pendidikan di SD INP Bertingkat Butung pada tahun 2008. Kemudian menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 6 Makassar pada tahun 2011 dan di SMA Kartika XX-I Makassar pada tahun 2014. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S-1) di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar angkatan 2014. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam dunia organisasi dan pendidikan. Penulis merupakan Demisioner Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Periode 2016-2017 dan Sekretaris Umum Dewan Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Periode 2017-2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R