

**KARAKTERISASI NANOSILIKA DARI ABU TERBANG (*FLY ASH*) PT. BOSOWA ENERGI JENEPONTO DENGAN  
METODE *ULTRASONIC***



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar  
sarjana sains Jurusan Fisika  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh :**

**IKA DESIANTI**

**NIM. 60400114011**

**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ika Desianti  
NIM : 60400114011  
Tempat/Tgl.Lahir : Baliti, 06 November 1996  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Fisika/Fisika/Material  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Alamat : Baliti Desa Jonjo Kec. Parigi Kab. Gowa  
Judul Proposal : Karakterisasi Nanosilika dari Abu Terbang  
(*Fly Ash*) PT. Bosowa Energi Jenepono  
dengan Metode *Ultrasonic*

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM **ALAUDDIN** Samata, 19 November 2018  
M A K A S S

Penyusun,



Ika Desianti

NIM. 60400114011

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Karakterisasi Nanosilika dari Abu Terbang (*Fly Ash*) PT. Bosowa Energi Jeneponto dengan Metode *Ultrasonic***”, yang disusun oleh saudari **Ika Desianti**, Nim: 60400114011 Mahasiswi Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada **Senin, 19 November 2018**, bertepatan dengan 11 Rabi’ul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Fisika, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan\*).

Gowa 19 November 2018  
11 Rabi’ul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag**

NIP: 196912051993031 001

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, yang maha esa, maha pencipta, memberi kehidupan dan rejeki kepada seluruh ciptaannya Hak untuk membimbing dan mengadili manusia, dan menentukan manusia untuk masuk ke dalam sorga milik-Nya. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-nya menjadi sia-sia, berkat rahmat, karunia dan hidayah-Nyalah sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Karakterisasi Nanosilika dari Abu Terbang (*Fly Ash*) PT. Bosowa Energi Jeneponto dengan Menggunakan *Ultrasonic*”** ini dapat terselesaikan.

Penghargaan dan terima kasi saya haturkan kepada ayahanda tercinta **Mansyur** dan ibunda **Mariama** yang tersayang yang telah memberikan perlakuan moril maupun materi. Semoga Allah selalu memberikan rahmat, kesehatan, rezeki, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas perlakuan yang baik bagi penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan namun berkat pertolongan dari Allah swt dan dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terwujud. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan proposal penelitian ini, dan kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) AIAUDDIN Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibunda Sahara, S.Si., M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. **Bapak Ihsan, S.Pd., M.Si.** selaku sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. **Ibu Rahmaniah, S.Si., M.Si.,** selaku pembimbing I dan **Ibu Sri Zelviani, S.Si., M.Sc,** selaku pembimbing II. Yang telah membantu penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. **Ibu Hernawati. S.Pd., M.Pfis.,** dan **Bapak Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.,** selaku penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.
7. **Bapak Ibu Dosen Jurusan Fisika** yang selama ini berkontribusi banyak dalam penyelesaian tugas akhir penulis.
8. Terkhusus buat kakak **Ismawati dan Bapak Sugeng** sebagai asisten laboratorium yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.
9. Saudara-saudariku di **Iners14** telah membuat penulis termotivasi dan bersemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman **KKN Gattareng Toa** yang telah memberikan penulis motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

11. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis
12. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya.

Semoga Allah SWT Memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari berbagai kekurangan , maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya kepada penulis sendiri bagi bidang pendidikan dan masyarakat.

Makassar, November 2018

Penulis



Ika Desianti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-7</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>8-38</b>
A. Abu Terbang ( <i>Fly Ash</i> ) .....	8
B. Sifat Kimia dan Sifat Fisika <i>Fly Ash</i> .....	13
C. Silika (Si) .....	15
D. Nanopartikel Silika .....	20

E. Ekstraksi .....	23
F. Metode Ultrasonic-Milling .....	27
G. <i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM) .....	31
H. <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39-43</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
B. Alat dan Bahan Penelitian .....	40
C. Prosedur Kerja Penelitian.....	41
D. Bagan Alir Penelitian.....	43
E. Tabel Pengamatan.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44-53</b>
A. Aktivasi Abu Terbang ( <i>Fly Ash</i> ).....	44
B. Pembuatan Silika .....	45
C. Proses pembuatan nanosilika.....	47
D. Hasil Karakterisasi Menggunakan SEM-EDX.....	49
E. Hasil Karakterisasi Menggunakan XRD.....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55-56</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

No	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Abu terbang ( <i>Fly ash</i> ) .....	8
2.2	Silika .....	16
2.3	Difraktogram Silika.....	19
2.4	<i>Ultrasonic Milling</i> .....	30
2.5	<i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM) .....	32
2.6	Difraksi Sinar-X .....	35
2.7	Alat <i>X-Ray Diffraction</i> (XRD) .....	36
4.1	Perendaman Abu Terbang ( <i>Fly Ash</i> ) dengan Asam Klorida (HCL).....	45
4.2	Silika.....	46
4.3	nanosilika dengan waktu sonikasi 60 menit .....	49
4.4	nanosilika dengan waktu sonikasi 60 menit .....	49
4.5	morfologi nanosilika dengan waktu sonikasi 60 menit .....	50
4.6	morfologi nanosilika dengan waktu sonikasi 120 menit .....	50
4.7	Diafroktoqram nanosilika dengan waktu sonikasi 60 menit .....	52
4.8	Diafroktoqram nanosilika dengan waktu sonikasi 120 menit.....	52

## DAFTAR TABEL

No Keterangan Tabel	Halaman
2.1 Tabel Komposisi abu terbang ( <i>fly ash</i> ) .....	11
2.2 Tabel Perbedaan antara <i>Scanning Electron Microscope</i> (SEM) dengan Mikroskop Biasa .....	33
4.1 Tabel perbedaan ukuran partikel dengan perlakuan lama waktu sonikasi 60 menit dan 120 menit.....	51
4.2 Tabel kandungan unsur pada silika tanpa sonikasi dengan perlakuan lama waktu sonikasi 60 menit dan 120 menit .....	52



## DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan Simbol	Satuan
%	Banyaknya Kandungan Silika	%
$\lambda$	Panjang Gelombang	Å



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan Lampiran	Perihal
1	Lampiran Hasil SEM.....	L2
2	Lampiran Hasil XRD.....	L9
3	Dokumentasi Penelitian.....	L18
4	Lampiran Persuratan.....	L25



## ABSTRAK

**Nama** : Ika Desianti  
**NIM** : 60400114011  
**Judul Skripsi** : **KARAKTERISASI NANOSILIKA DARI ABU TERBANG (*FLY ASH*) PT. BOSOWA ENERGI JENEPONTO DENGAN METODE *ULTRASONIC***

---

Telah dilakukan penelitian dengan judul Karakterisasi Nanosilika Dari Abu Terbang (*Fly Ash*) PT. Bosowa Energi Jeneponto Dengan Metode *Ultrasonic*. Penelitian ini bertujuan proses pembuatan nanosilika abu terbang (*fly ash*) dengan menggunakan metode *ultrasonic* dan untuk mengetahui karakterisasi nanosilika dari abu terbang (*fly ash*). Telah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa abu terbang (*fly ash*) mengandung silika. Proses ekstraksi silika dari abu terbang (*fly ash*) tersebut menggunakan proses ekstraksi metode refluks. Sementara itu, proses pembuatan nanopartikel silika menggunakan metode *ultrasonic*. Metode *ultrasonic* adalah metode untuk memecahkan partikel dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi yaitu diatas 20 kHz. Silika yang dihasilkan dibagi menjadi tiga dengan masing-masing perlakuan yang berbeda-beda yaitu silika tanpa proses sonikasi (TN), silika dengan proses sonikasi selama 60 menit (N60) dan selama 120 menit (N120). Silika tersebut masing-masing memiliki persentase unsur (%) yaitu 23.13%, 20.25% dan 17.82%.

**Kata kunci:** Abu Terbang (*Fly Ash*), silika, nanosilika, *ultrasonic*

## ABSTRACT

**Name** : Ika Desianti  
**NIM** : 60400114011  
**Thesis Title** : **CHARACTERIZATION OF NANOSILICS FROM FLY ASH PT. BOSOWA ENERGI JENEPONTO USING ULTRASONIC METHOD**

---

The Research has been carried out with the title Nanosilica Characterization of Fly Ash PT. Bosowa Jeneponto Energy with the Ultrasonic Method. This study aims to process nanosilika fly ash using the ultrasonic method and to determine the characterization of silica from nanosilika fly ash. There have been many studies that show that fly ash contains silica. The silica extraction process from fly ash uses the reflux method extraction process. Meanwhile, the process of making silica nanoparticles using ultrasonic methods. The ultrasonic method is a method for breaking particles by utilizing ultrasonic waves with high frequencies which are above 20 kHz. The resulting silica is divided into three with each different treatment, namely silica without sonication process (TN), silica with sonication process for 60 minutes (N60) and for 120 minutes (N120). Silica has an elemental percentage (%), of 23.13%, 20.25% and 17.82%.

**Keywords:** *Fly Ash, silica, nanosilica, ultrasonic*



# BAB I


## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut laporan kerja PT. Bosowa Energi Jeneponto Produksi batubara diperkirakan sekitar satu juta ton tiap tahunnya. Dari pembakaran batubara dihasilkan sekitar 5% polutan padat yang berupa abu (*fly ash* dan *bottom ash*), di mana sekitar 10-20% adalah *bottom ash* dan sekitar 80-90% *fly ash* dari total abu yang dihasilkan.

Menurut peraturan (PP85/1999), limbah *fly ash* maupun *bottom ash* dapat dikategorikan sebagai limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya). Komponen utama dari *fly ash* batubara yang berasal dari pembangkit listrik adalah silika ( $\text{SiO}_2$ ), alumina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), dan besi oksida ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), sisanya adalah karbon, kalsium, magnesium, dan belerang. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Yunita, Eka (2017) hasil karakterisasi pada *fly ash* menghasilkan  $\text{SiO}_2$  yaitu dengan rata-rata 40% dan Kadir, Marwan (2016) hasil karakterisasi pada *fly ash* menghasilkan  $\text{SiO}_2$  adalah 41.96%.

Al-Qur'an surah Ali Imran Ayat 190-191 menjelaskan



Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang - orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”(Kementerian Agama RI; 2012).

Menurut tafsir Quraish Shihab (2002:370), Hukum-hukum alam yang melahirkan kebiasaan-kebiasaan, pada hakikatnya, ditetapkan dan diatur oleh Allah. Hakikat ini kembali ditegaskan dalam ayat ini dan ayat mendatang, dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya *dalam penciptaan*, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di *langit* atau di pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian *dan* perputaran *bumi* dan porosnya, yang melahirkan *silih bergantinya malam dan siang* perbedaannya, baik dalam masa maupun panjang pendeknya *terdapat tanda-tanda* kekuasaan Allah bagi *ulul albab*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni.

Kata *ulul albab* adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni kabut ide, yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah SWT. Ciri-ciri siapa yang dinamai *ulul albab* adalah mereka *orang-orang*, baik lelaki maupun perempuan, yang terus-menerus *mengingat Allah*, dengan ucapan dan

atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, *sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring*, atau bagaimanapun *dan mereka memikirkan tentang penciptaannya*, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi. Setelah itu berkata sebagai kesimpulan: “ *Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia*, tanpa tujuan yang hak Apa yang kami alami, atau lihat atau dengar dari keburukan atau kekurangan (Shihab, 2002:371).

Ayat al-Qur'an surah Ali Imran Ayat 190-191 menjelaskan bahwa Allah menciptakan apapun yang ada di langit dan di bumi agar manusia sebagai makhluk yang berakal mengetahui kebesaran Allah. Manusia seharusnya mencari tahu tanda kebesaran Allah pada setiap penciptaan-Nya itu karena semua ciptaan-Nya itu bukanlah diciptakan dengan sia-sia melainkan terdapat kegunaannya bagi manusia. Salah satunya adalah penciptaannya pada abu terbang (*fly ash*) oleh Allah SWT yang ternyata oleh beberapa penelitian terbukti mengandung silika dengan kandungan yang tinggi.

Unsur utama dari abu terbang (*fly ash*) merupakan silika. Silika merupakan senyawa hasil polimerisasi asam silikat, yang tersusun dari rantai satuan  $\text{SiO}_4$  tetrahedral dengan formula umum  $\text{SiO}_2$ . Dalam senyawa silika ditemukan dalam beberapa bahan alam, seperti pasir, kuarsa, gelas, dan sebagainya. Silika sebagai senyawa yang terdapat di alam berstruktur kristalin, sedangkan sebagai senyawa sintesis adalah amorph. Secara sintesis senyawa silika dapat dibuat dari larutan silikat. Silika banyak digunakan dalam bidang farmasi, detergen dll. Penelitian tentang nanosilika telah banyak dilakukan diantaranya; Retnosari (2013) telah

berhasil mengekstrak *fly ash* untuk mengetahui pengaruh konsentrasi NaOH dan waktu ekstraksi dengan menggunakan metode gravimetri. Galang, dkk (2013) mengekstraksi silika dari abu sekam padi dengan penambahan KOH. Ardiansyah (2015) sintesis nano silika untuk pembuatan sol-gel dengan penambahan PVA.

Nanoteknologi saat ini berkembang begitu pesat di semua bidang vital ilmu pengetahuan dan teknologi seperti elektronik, penerbangan, pertahanan, kedokteran, dan kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan model, sintesis, karakterisasi, serta aplikasi material dan peralatan dalam skala nanometer. Sifat fisika, kimia, dan biologis skala nano berbeda dari sifat atom dan molekul dalam material yang besar. Oleh karena itu, hal tersebut memberikan kesempatan untuk mengembangkan kelas baru pada kemajuan material yang memenuhi tuntutan aplikasi berteknologi tinggi (Ardiansyah, 2015).

Menurut Jung, dkk (2012), nanopartikel silika mewakili salah satu dari nanomaterial yang tersebar luas dalam penggunaannya karena beberapa kekhasan yang mereka miliki, diantaranya; (1) mudah dalam preparasi melalui reaksi hidrolisis-kondensasi dari prekursor yang relatif murah seperti *tetraethyl orthosilicate* (TEOS) dengan menggunakan katalis asam atau basa, (2) memungkinkan dimodifikasi permukaan dengan variasi senyawa organosilikon, (3) biokompatibel tanpa menunjukkan adanya gejala keracunan.

Sintesis nanosilika dapat dilakukan dengan 2 metode pendekatan utama, yaitu: *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* adalah proses pembuatan nano dengan menggunakan material lain. Proses Salah satu metode dalam metode pendekatan *top-down* adalah *ultrasonic-milling*. Pada penelitian ini, akan digunakan metode

*ultrasonic-milling* dalam proses pembuatan nanopartikel silika. Menurut Sidqi (2011), hasil pembuatan nanopartikel ekstrak temulawak menunjukkan hasil permukaan nanopartikel tersebut lebih halus dan cembung dengan metode *ultrasonic-milling*. Metode ini menggunakan ultrasonik atau gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu dengan alat *ultrasonic bath*. Metode ini dapat memberikan keseragaman morfologi komposit. Metode ini memanfaatkan kavitas yang terjadi ketika gelombang ultrasonik merambat di dalam cairan. Bila gelombang ultrasonik dengan intensitas tinggi merambat di dalam cairan maka akan terjadi pergerakan cairan serta peristiwa kavitas (pembentukan, penumbuhan, dan peletusan gelombang) sehingga pada waktu yang sangat singkat terjadi kenaikan temperatur dan tekanan.

Berkembangnya teknologi saat ini, membuat aplikasi silika di industri semakin meningkat terutama silika yang memiliki ukuran mikron hingga nanometer. Partikel berukuran nanometer memang sedang menjadi fokus perhatian saat ini, karena partikel berukuran nano memiliki karakteristik fisika dan kimia yang berbeda jika dibandingkan dengan partikel serupa dengan ukuran yang lebih besar. Ukuran partikel yang diperkecil membuat produk memiliki sifat yang berbeda sehingga dapat meningkatkan kualitas material. Menambahkan bahwa salah satu karakteristik menarik dari partikel berukuran nano yaitu perbandingan luas area dengan volume yang besar.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian **Karakterisasi Nanosilika dari Abu Terbang (*Fly Ash*) PT. Bosowa Energi Jeneponto dengan Metode *Ultrasonic-Milling*.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembuatan nanosilika dari abu terbang (*fly ash*) dengan menggunakan *metode ultrasonic milling*?
2. Bagaimana karakteristik nanosilika dari abu terbang (*fly ash*) PT. Bosowa Energi Jeneponto?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembuatan nanosilika dari abu terbang (*fly ash*) dengan menggunakan *metode ultrasonic milling*.
2. Untuk mengetahui karakteristik nanosilika dari abu terbang (*fly ash*) Bosowa Energi Jeneponto.

## D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah

1. Proses ekstraksi silika dari abu terbang (*fly ash*) menggunakan metode persipitasi.
2. Pembuatan nanosilika menggunakan metode *ultrasonic milling*.
3. Karakterisasi morfologi dan ukuran partikel menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) dan *X-Ray Diffraction* (XRD).

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah

- a. Sebagai masukan untuk mengembangkan penelitian mengenai nanosilika.
- b. Dapat mengetahui dari silika berukuran nanometer.

### 2. Manfaat Pengaplikasian

Manfaat pengaplikasian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengurangi limbah abu terbang (*fly ash*) yang semakin bertambah.
- b. Silika yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti penjaga kelembaban makanan, obat serta kelembaban tanah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Abu Terbang (*Fly Ash*)

Masalah utama pada pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batubara sebagai sumber energi adalah adanya limbah padat berupa abu terbang. Abu ini belum dimanfaatkan dengan baik dan hanya ditumpuk dalam landfill sehingga menyebabkan masalah lingkungan. Bila hal ini dibiarkan terus menerus maka abu terbang tidak mempunyai nilai ekonomi justru akan menimbulkan masalah bagi lingkungan disekitarnya, dengan demikian perlu adanya usaha-usaha nyata untuk mengolah dan memanfaatkan abu terbang seefektif mungkin (Marwan, 2016).




Gambar 2.1. Abu terbang (*Fly ash*) (Sumber:Retnosari)

Jumlah limbah abu terbang batubara (*fly ash*) yang dihasilkan dari proses pembakaran batubara di Pembangkitan Listrik tenaga Uap (PLTU) sangat besar,

termasuk di Indonesia. Limbah abu terbang batubara yang relatif besar ini menimbulkan dampak pencemaran yang cukup berbahaya (Kadir, Marwan. 2016).

Pencemaran maupun kerusakan ini dapat terjadi karena adanya sifat ketidaktahuan dan sifat rakus yang dimiliki oleh manusia di mana manusia hanya ingin memperoleh keuntungan tetapi tidak bertanggung jawab dan tidak memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, perlu diingat sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam Q.S Al-Rum/30:41, bahwa segala kerusakan yang terjadi di muka bumi di akibatkan oleh tangan manusia.



Terjemahannya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)(Kementerian Agama RI, 2012 ).

Menurut tafsir M. Quraish Shihab, Ayat ini menjelaskan sikap kaum musyrikin Yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan: *Telah Nampak kerusakan di darat*, seperti kekeringan, penceklik, hilangnya rasa aman, *dan di laut*, seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, *disebabkan karena perbuatan*

*manusia yang durhaka sehingga akibatnya Allah mencicipkan, yakni merasakan sedikit, kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.*

Kata *Zhahara* pada mulanya berarti *terjadinya sesuatu dipermukaan bumi*. Sehingga, karena dia dipermukaan, dia menjadikan tampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah *bathana* yang berarti *terjadinya sesuatu di perut bumi* sehingga tidak tampak dijelaskan oleh al-Ashfahani dalam Maqayis-nya. Kata *zhahara* pada ayat di atas dalam arti *banyak* dan *tersebar*. Kata *al-fasad*, menurut *al-ashfahani*, adalah *keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak*. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Ia juga di artikan sebagai antonim dari *ash-shlah* yang berarti *manfaat* atau *berguna*. Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad* itu, Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu dan dapat juga berarti bahwa darat dan laut sendiri telah mengalami kerusakan, ketidaksimbangan serta kekurangan manfaat. Laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi ke,arau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. (shihab,)

Ayat Al-Qur'an dalam surah Ar-Rum/30:41 menjelaskan bahwa terjadi kerusakan di darat dan dilaut akibat dari perbuatan manusia itu sendiri sehingga Alla SWT agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, abu terbang (*fly ash*) yang menimbulkan pencemaran pada lingkungan dibuat kembali sebagai produk.

Abu terbang (*fly ash*) merupakan limbah industri yang dihasilkan dari pembakaran batubara yang memiliki ukuran butiran yang halus, berwarna keabu-abuan dan diperoleh dari hasil pembakaran batubara. Pada intinya *fly ash* mengandung unsur kimia antara lain silika ( $\text{SiO}_2$ ), alumina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), fero oksida ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) dan kalsium oksida ( $\text{CaO}$ ), juga mengandung unsur tambahan lain yaitu magnesium oksida ( $\text{MgO}$ ), titanium oksida ( $\text{TiO}_2$ ), alkalin ( $\text{Na}_2\text{O}$  dan  $\text{K}_2\text{O}$ ), sulfur trioksida ( $\text{SO}_3$ ), pospor oksida ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ) dan karbon (Retnosari.2013). Tabel kandungan atau komposisi kimia dari abu terbang (*fly ash*) PT. Bosowa Energi Jeneponto dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1. Komposisi abu terbang (*fly ash*)

NO	Komponen	(% berat)
1	$\text{SiO}_2$	41.96
2	$\text{Al}_2\text{O}_3$	10.13
3	$\text{CaO}$	13.76
4	$\text{TiO}_2$	0.90
5	$\text{Fe}_2\text{O}_3$	31.46
6	$\text{MnO}$	0.475
7	$\text{BaO}$	0.253
8	$\text{SrO}_2$	0.117
9	$\text{ZrO}_2$	0.053
10	$\text{Nb}_2\text{O}_5$	0.0111
11	$\text{SnO}_4$	0.0107
12	$\text{RuO}_4$	0.0103
13	$\text{Sb}_2\text{O}$	0.0066

sumber: (Kadir, Marwan. 2016)

Menurut Retnosari (2013), Karakteristik *fly ash* adalah:

- a. Dari segi gradasinya, jumlah prosentase yang lolos dari saringan No. 200 (0,074 mm) berkisar antara 60% sampai 90%.
- b. Warna dari *fly ash* dapat bervariasi dari abu-abu sampai hitam tergantung dari jumlah kandungan karbonnya, semakin terang semakin rendah kandungan karbonnya.
- c. *Fly ash* bersifat tahan air (hydrophobic).

*Fly ash* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *fly ash* kelas F (*fly-ash* yang normal yang dihasilkan dari pembakaran batubara antrasit atau batubara bitomius) dan *fly ash* kelas C yang dihasilkan dari batubara jenis lignite atau subbitumes. *Fly Ash* kelas C kemungkinan mengandung zat kimia silika sampai dengan dengan 70% (Retnosari, 2013).

#### 1. *Fly Ash* kelas F

pembakaran batubara antrasit atau batubara bitominus biasanya menghasilkan *fly-ash* kelas F. *Fly ash* ini adalah pozzolanik di alam, dan mengandung kurang dari 20% kapur (CaO). Karena memiliki sifat pozzolanik, *fly ash* kelas F dimanfaatkan seperti semen portland, kapur, atau kapur terhidrasi yang direaksikan dengan air dan menghasilkan senyawa semen, atau penambahan aktivator kimia seperti natrium silikat sehingga menyebabkan pembentukan geopolimer (Retnosari, 2013).

#### 2. *Fly Ash* kelas C

*Fly ash* yang dihasilkan dari pembakaran lignit atau batubara subbitumes, selain memiliki sifat pozzolanik juga memiliki sifat yang berfungsi sebagai

semen. Dengan keberadaan air, *fly ash* kelas C akan mengeras dari waktu ke waktu. *Fly ash* kelas C umumnya mengandung lebih dari 20% kapur (CaO). Alkali dan sulfat (SO<sub>4</sub>) yang terdapat dalam *fly ash* kelas C umumnya lebih tinggi daripada *fly ash* kelas F (Retnosari, 2013).

#### **B. Sifat Kimia dan Sifat Fisika *Fly Ash***

Sifat kimia dari *Fly Ash* batubara dipengaruhi oleh jenis batubara yang dibakar dan teknik penyimpanan serta penanganannya. Pembakaran batubara lignit dan subbituminous menghasilkan abu terbang dengan kalsium dan magnesium oksida lebih banyak dari pada jenis bituminous. Namun, memiliki kandungan silika, alumina, dan karbon yang lebih sedikit dari pada bituminous.

Secara fisik, *fly ash* dari PLTU merupakan partikel sangat halus, material serbuk, komposisi terbesar silika, dan bentuknya hampir bulat, berwarna putih kecoklatan dengan densitas curah 800 kg/m<sup>3</sup>. Ukuran *fly ash* dari PLTU paling kecil adalah 11–25 µm dan yang kasar bervariasi antara 40–150 µm. Karakteristik *bottom ash* biasanya berwarna hitam abu-abu, mempunyai struktur permukaan *porous*, dengan bentuk tak beraturan. Karakteristik abu batubara dari boiler tungku *chain grate* di industri tekstil atau kertas biasanya mempunyai ukuran yang agak besar antara 2–5 mm, warna agak kehitaman karena masih banyak kandungan karbon tidak terbakar (Retnosari, 2013).

Abu terbang batubara terdiri dari butiran halus yang umumnya berbentuk bola padat atau berongga. Ukuran partikel abu terbang hasil pembakaran batubara bituminous lebih kecil dari 0,075 mm. Kerapatan abu terbang berkisar antara 2100 sampai 3000 kg/m<sup>3</sup> dan luas area spesifiknya (diukur berdasarkan metode

permeabilitas udara Blaine) antara 170 sampai 1000 m<sup>2</sup>/kg, sedangkan ukuran partikel rata-rata abu terbang batubara jenis sub-bituminous 0,01mm–0,015 mm, luas permukaannya 1-2 m<sup>2</sup>/g, massa jenis (*specific gravity*) 2,2–2,4 dan bentuk partikel *mostly spherical*, yaitu sebagian besar berbentuk seperti bola, sehingga menghasilkan mampu kerja yang lebih baik (Antoni, 2007).

Karakteristik abu batubara yang dihasilkan dari pembakaran berbagai jenis batubara disajikan dalam Tabel 2.1 oleh Bruce Ramme (2004) dimana senyawa dominan di abu batubara adalah SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, dan Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. Kandungan Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> di abu tersebut hampir setengah kandungan Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> di bahan baku bauksit (50–62 % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>). Kandungan silika yang tinggi akan menyulitkan pemungutan kembali alumina di abu batubara jika abu batubara tersebut akan digunakan sebagai alternatif bahan baku industri aluminium. *Fly ash* mengandung 10–15 % fraksi yang mempunyai sifat magnetik (dominan Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) dan memungkinkan dipisahkan dari fraksi nonmagnetik dengan separator magnet menurut Dobbins (1983). Pemisahan komponen pengotor yang terkandung di abu batubara akan dapat memudahkan proses pemanfaatan abu seperti pengambilan fraksi alumina atau komponen silika (Bambang, 2011).

Karakteristik abu batubara juga tergantung dari teknologi pembakaran boiler yang diterapkan. Pembakaran dengan teknologi *chain grate* akan menghasilkan abu batubara yang masih banyak mengandung karbon tidak terbakar (LOI).

Beberapa senyawa penyusun abu batubara seperti; Na<sub>2</sub>O, K<sub>2</sub>O, dan CaO merupakan senyawa yang larut di dalam air membentuk senyawa NaOH, KOH, dan Ca(OH)<sub>2</sub>. Pencampuran 10 g *fly ash* dalam 200 ml air setelah pengadukan 10

menit menghasilkan suspensi dengan nilai pH 11,47. Komponen  $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{K}^+$ , dan  $\text{Na}^+$  merupakan konstituen terlarut yang ditemukan dalam suspensi *fly ash* di air yang memberikan pH ke arah kondisi basa (Landman, 2003).

### C. Silika (Si)

Silikon dioksida atau silika adalah salah satu senyawa kimia yang sangat umum. Silika murni terdapat dalam dua bentuk yaitu kuarsa dan kristobalit. Silikon selalu terikat secara tetrahedral kepada empat atom oksigen, namun ikatan-ikatannya mempunyai sifat yang cukup ionik. Dalam kristobalit, atom-atom silikon ditempatkan seperti halnya atom-atom karbon dalam intan dengan atom-atom oksigen berada ditengah dari setiap pasangan. Dalam kuarsa terdapat heliks sehingga terbentuk kristal enansiomorf. Kuarsa dan kristobalit dapat saling dipertukarkan apabila dipanaskan. Proses ini lambat karena dibutuhkan pemutusan dan pembentukan kembali ikatan-ikatan dan energi pengaktifkannya tinggi. Silika relatif tidak reaktif terhadap  $\text{Cl}_2$ ,  $\text{H}_2$ , asam-asam dan sebagian besar logam pada suhu  $25^\circ\text{C}$  atau pada suhu yang lebih tinggi, tetapi dapat diserang oleh  $\text{F}_2$ ,  $\text{HF}$  aqua, hidroksida alkali dan leburan-leburan karbonat (Retnosari, 2013).

Bentuk-bentuk silika merupakan beberapa struktur kristal yang penting bukan saja karena silika merupakan zat yang melimpah dan berguna, tetapi karena strukturnya ( $\text{SiO}_4$ ) adalah unit yang mendasar dalam kebanyakan mineral. Kristal silika memiliki dua ciri utama yaitu:

- a. setiap atom silikon berada pada pusat suatu tetrahedron yang terdiri dari empat atom oksigen.
- b. setiap atom oksigen berada ditengah-ditengah antara dua atom silikon




Gambar 2.2. Silika (dokumentasi pribadi)

Silika yang terdiri atas globula-globula  $\text{SiO}_4$  tetrahedral yang tersusun secara teratur dan beragregasi membentuk kerangka tiga dimensi yang lebih besar (1-25  $\mu\text{m}$ ). Struktur satuan mineral silika pada dasarnya mengandung kation  $\text{Si}^{4+}$  yang terkordinasi secara tetrahedral dengan anion  $\text{O}^{2-}$  (Ismiati dkk, 2017).

Silika gel merupakan suatu bentuk dari silika yang dihasilkan melalui penggumpalan sol natrium silikat ( $\text{NaSiO}_2$ ) yang berbentuk amorph. Sol mirip agar-agar ini dapat dehidrasi sehingga berubah menjadi padatan atau butiran mirip kaca yang bersifat tidak elastis. Sifat ini menjadikan silika dimanfaatkan sebagai zat penyerap, pengering, dan penopang katalis. Silika gel merupakan produk yang aman digunakan untuk menjaga kelembaban makanan, obat-obatan, bahan sensitif, elektronik, dan film sekalipun. Produk anti lembab ini menyerap lembab tanpa mengubah kondisi zatnya. Walaupun, dipegang butiran-butiran silika ini tetap kering. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah/2:259 menjelaskan





Terjemahannya:

“atau Apakah (kamu tidak memperhatikan) orang yang melalui suatu negeri yang (temboknya) telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata: "Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?" Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya: "Berapakah lamanya kamu tinggal di sini?" ia menjawab: "Saya tinggal di sini sehari atau setengah hari." Allah berfirman: "Sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya; lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi beubah; dan lihatlah kepada keledai kamu (yang telah menjadi tulang belulang); Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan Kami bagi manusia; dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging." Maka tatkala telah nyata kepadanya (bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati) diapun berkata: "Saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."”(Kementrian RI, 2012).

Menurut Quraish Shihab, ada seseorang yang melewati suatu negeri tidak dijelaskan siapa orang itu, negeri yang di lewatinya adalah bait al-Maqdis. Keadaan negeri itu, ketika dilaluinya *khawiyatun ala urusyiha*, yakni roboh menutupi atapnya. Ini mengisyaratkan bahwa negeri tersebut tidak lagi

berpenduduk. Melihat keadaan demikian, orang yang itu bertanya dalam hatinya, *"Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur?"*


Perhatikanlah pertanyaannya yang dimulai dengan "Bagaimana..." yang dipertanyakan bukannya tidak percaya bahwa Allah mampu menghidupkan yang telah mati, tetapi yang dipertanyakan adalah cara Allah menghisupkannya. *Maka Allah mematikan orang itu seratus tahun, kemudian membangkitkannya kembali.* Setelah mengalami kematian, yang bersangkutan dihidupkan, bahkan dihidupkan lagi; lalu Allah bertanya, *"berapa lama kamu tinggal disini?"* ia menjawab, *"Saya telah tinggal disini sehari atau setengah hari."* Ia tidak tahu persis berapa lama, tetapi walau demikian, tidak lebih dari sehari penuh karena tidak ada perubahan yang dirasakan atau dilihat pada dirinya. *Allah berfirman, " sebenarnya kamu telah tinggal di sini seratus tahun lamanya."* (shihab, 2002:558).

Dia tidak sadar bahwa malam dan siang telah berganti selama seratus tahun. Dia tidak keliru, apalagi berbohong, ketika berkata dia tinggal selama sehari atau kurang, tetapi saat yang sama Allah membuktikan bahwa itu bukan sehari, tetapi seratus tahun. Allah memerintahkan kepadanya, *"lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah,"* di tidak basi dan tidak juga berkurang dari sebelumnya. Tetapi lanjut perintahnya, *" dan lihatlah kepada keledai kamu."* Di telah mati seratus tahun yang lalu, terbukti ia telah menjadi tulang belulang berserakan. Allah menunjukkan bagaimana yang maha kuasa menghidupkan kembali yang telah mati, maka firmannya *"kami meyusun kembali tulang belulang itu, kemudian kami membalunya dengan daging,"* maka

bangkitlah keledai itu sebagaimana sebelumnya. Akhirnya orang yang melewati negeri itu berkata, “*sekarang saya tahu* berdasarkan pandangan mata dan pengalaman *bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu.*”(Shihab, 2002:560).

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan walaupun selama seratus tahun lamanya makan dan minuman disimpan atas kehendak Allah SWT maka tidak akan basi atau berkurang seperti sebelumnya. Sehingga, diciptakannya sesuatu yang dapat membuat makanan terjaga kelembabannya.

Berdasarkan penelitian Arif (2017) , diperoleh struktur silika gel dengan struktur kristal. Terdapat  $\text{SiO}_2$  pada sudut ( $2\theta$ )  $21.93^\circ$ ,  $31.47^\circ$  dan  $36.07^\circ$ .  $\text{SiO}_2$  pada sudut  $21.93^\circ$  adalah sudut dengan intensitas tertinggi.  $\text{SiO}_2$  pada sudut  $21.93^\circ$  memiliki ukuran kristal 29.7614 nm, sedangkan pada sudut  $31.47^\circ$  memiliki ukuran kristal 38.5764 nm.  $\text{SiO}_2$  intensitas yang tinggi yaitu 87.6% dan struktur dengan parameter kisi  $a= 4.9717 \text{ \AA}$  dan  $c= 6.9223 \text{ \AA}$  dengan bentuk tetragonal.



Gambar 2.3. Difraktogram Silika

Selain itu , terdapat Si dengan kuantitas 12.4% yang berada pada sudut  $28.40^\circ$  dengan bentuk kubik, parameter kisi  $a= 5.4310 \text{ \AA}$  dan fasa silikon serta ukuran kristal 32.8214 nm (Arif, 2017).

#### **D. Nanopartikel Silika**

Nanoteknologi merupakan suatu studi yang melibatkan partikel dengan dimensi ukuran 100 nm atau kurang, yaitu nanopartikel. Studi mengenai nanopartikel khususnya nanopartikel logam saat ini sedang berkembang pesat dan mendapat perhatian yang lebih dari para peneliti karena pemanfaatan yang luas dalam menciptakan teknologi baru di bidang kimia, elektronika, kesehatan, dan bioteknologi. Nanopartikel silika memiliki beberapa sifat diantaranya, luas permukaan besar, ketahanan panas yang baik, kekuatan mekanik yang tinggi, dan inert sehingga digunakan sebagai prekursor katalis, sebagai adsorben, dan sebagai filter komposit.

Nanopartikel silika merupakan silika yang dibuat dalam skala nano ( $10^{-9}\text{m}$ ) yang saat ini penggunaannya pada bidang industri semakin meningkat. Kondisi ukuran partikel bahan baku yang diperkecil membuat produk memiliki sifat berbeda yang dapat meningkatkan kualitas. Pemanfaatan silika yang paling banyak digunakan dan komersial adalah sebagai bahan utama industri gelas dan kaca serta sebagai bahan baku pembuatan sel surya. silika digunakan sebagai *filler* dalam pembuatan produk karet ban kendaraan untuk meningkatkan kinerja ban pada kondisi basah dan menambah keawetan ban serta mengurangi dampak gesekan antara jalan dengan permukaan ban.

Nanopartikel silika telah terbukti penting dalam beberapa aplikasi bioteknologi dan biomedis seperti biosensor, pembawa obat, pelindung sel, agen pembeda pada *Magnetic Resonance Imaging* (MRI) dan ultrasound, dan alat terapi pada sistem pelepasan obat atau enzim. Sintesis nanosilika dapat dilakukan dengan 2 metode pendekatan utama, yaitu: *top-down* dan *bottom-up*. *Top-down* ditandai dengan mengurangi dimensi.

Nanopartikel silika memiliki beberapa sifat diantaranya: luas permukaan besar, ketahanan panas yang baik, kekuatan mekanik yang tinggi dan inert sehingga digunakan sebagai prekursor katalis, adsorben dan filter komposit, juga memiliki kestabilan yang bagus, bersifat biokompatibel yang mampu bekerja selaras dengan sistem kerja tubuh dan membentuk sperik tunggal. Nanopartikel SiO<sub>2</sub> amorf bias digunakan dalam proses pembuatan substrat elektronik, substrat lapisan tipis, insulator listrik dan insulator termal. Selain itu juga diungkapkan bahwa nanopartikel SiO<sub>2</sub> dapat digunakan sebagai suatu material pendukung yang ideal untuk nanopartikel magnetik, karena sangat mudah untuk mencegah tarikan magnetik dipolar anisotropik ketika diberikan medan magnet luar dan meningkatkan daya tahan terhadap korosi dari nanopartikel magnetik. Partikel silika memiliki peran yang berbeda-beda untuk masing-masing produk yang dihasilkan, dimana kualitas produk ditentukan dari ukuran dan distribusi ukuran partikel silika itu sendiri di dalam sistemnya, selain itu juga dapat diaplikasikan sebagai bahan *filler* untuk pembuatan keramik, dimana *filler* berguna untuk memperkuat keramik karena *filler* tersebut dapat mengisi kekosongan pada matriks (Astuti dan Hayati, 2015).

Pembuatan partikel nano dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yang lazim disebut sebagai pendekatan *top-down* (misalnya penggilingan mekanik/*mechanical-milling* menggunakan *ball-mill*), dan *bottom-up* (misalnya dengan proses *sol-gel*) (Waluyo dkk, 2013)

Suatu metode pembuatan partikel nano yang relatif lebih baru daripada penggilingan mekanik namun memiliki fenomena yang mirip adalah *ultrasonic-milling*. Metode ini memanfaatkan kavitasi yang terjadi ketika gelombang ultrasonik merambat di dalam cairan. Bila gelombang ultrasonik dengan intensitas tinggi merambat di dalam cairan maka akan terjadi pergerakan cairan serta peristiwa kavitasi (pembentukan, penumbuhan, dan peletusan gelembung) sehingga pada waktu yang sangat singkat terjadi kenaikan temperatur hingga ribuan derajat celcius dan tekanan hingga ribuan atmosfer. Pada sistem yang terdiri atas cairan dan padatan (*slurry*) kejadian ini mengakibatkan tumbukan antar partikel yang dapat mengakibatkan perubahan morfologi permukaan, komposisi, dan reaktivitas (Waluyo dkk, 2013).

Peralatan laboratorium yang umum digunakan untuk *ultrasonic-milling* adalah *high-intensity ultrasonic probes/horn*. Kristal piezoelektrik yang terdapat pada peralatan ini akan mengubah sinyal listrik (220 V, 60 KHz) menjadi getaran mekanik dengan frekuensi 20 – 40 KHz dengan amplitudo beberapa puluh hingga ratus mikrometer. Kristal ini bergetar pada arah longitudinal dan getarannya ditransmisikan melalui struktur berbentuk terompet (*horn*) ke ujungnya yang dicelupkan ke dalam cairan. Getaran ujung terompet di dalam cairan

menyebabkan terjadinya gelombang ultrasonik di dalam cairan tersebut yang kemudian menimbulkan peristiwa kavitasi (Waluyo dkk, 2013).

Salah satu metode biasa digunakan untuk menghasilkan produk berukuran nano yaitu sonokimia. Metode ini menggunakan ultrasonik atau gelombang bunyi dengan frekuensi tertentu dengan alat *ultrasonic bath*, *ultrasonic cleaner*. Penggunaan metode sonokimia dapat memberikan keseragaman morfologi komposit. Penelitian yang dilakukan Yoruc,dkk pada tahun 2009 dengan *double step stirring* yang merupakan kombinasi *stirrer* dengan magnet dan dilanjutkan sonikasi mendapatkan ukuran kristal HA sebesar 50 nm. Pada tahun 2014 Varadaraja, dkk mensintesis HA metode kopresipitasi + ultrasonik dan ukuran partikel semakin kecil dengan bertambahnya waktu sonikasi (Saputri, dkk).

#### **E. Ekstraksi**

Ekstraksi adalah proses pemisahan suatu zat dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Secara garis besar, proses pemisahan secara ekstraksi terdiri dari tiga langkah dasar yaitu :

- a. Penambahan sejumlah massa pelarut untuk dikontakkan dengan sampel, biasanya melalui proses difusi.
- b. Zat terlarut akan terpisah dari sampel dan larut oleh pelarut membentuk fase ekstrak.
- c. Pemisahan fase ekstrak dengan sampel.

Pemisahan zat-zat terlarut antara dua cairan yang tidak saling mencampur antara lain menggunakan alat corong pisah. Ada suatu jenis pemisahan lainnya dimana pada satu fase dapat berulang-ulang dikontakkan dengan fase yang lain, misalnya ekstraksi berulang-ulang suatu larutan dalam pelarut air dan pelarut organik, dalam hal ini digunakan suatu alat yaitu ekstraktor sokhlet. Metode sokhlet merupakan metode ekstraksi dari padatan dengan pelarut cair secara *kontinue*. Alatnya dinamakan sokhlet (ekstraktor sokhlet) yang digunakan untuk ekstraksi *kontinue* dari sejumlah kecil bahan. Istilah-istilah berikut ini umumnya digunakan dalam teknik ekstraksi:

- a. Bahan ekstraksi : Campuran bahan yang akan diekstraksi
- b. Ekstraktan (cairan penarik) : Pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi
- c. Pelarut (media ekstraksi) : Cairan yang digunakan untuk melangsungkan ekstraksi
- d. Ekstrak : Bahan yang dipisahkan dari bahan ekstraksi
- e. Larutan ekstrak : Pelarut setelah proses pengambilan ekstrak
- f. Rafinat (residu ekstraksi) : Bahan ekstraksi setelah diambil ekstraknya
- g. Ekstraktor : Alat ekstraksi

### **1. Ekstraksi Cair-Cair**

Pada ekstraksi cair-cair, satu komponen bahan atau lebih dari suatu campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Ekstraksi cair-cair terutama digunakan apabila pemisahan campuran dengan cara destilasi tidak mungkin dilakukan (misalnya karena pembentukan azeotrop atau karena kepekaannya terhadap panas) atau tidak

ekonomis. Ekstraksi cair-cair selalu terdiri dari sedikitnya dua tahap, yaitu pencampuran secara intensif bahan ekstraksi dengan pelarut dan pemisahan kedua fase cair itu sesempurna mungkin. Pada ekstraksi cair-cair, zat terlarut dipisahkan dari cairan pembawa (diluen) menggunakan pelarut cair. Campuran cairan pembawa dan pelarut ini adalah heterogen, jika dipisahkan terdapat 2 fase yaitu fase diluen (rafinat) dan fase pelarut (ekstrak). Perbedaan konsentrasi zat terlarut di dalam suatu fasa dengan konsentrasi pada keadaan setimbang merupakan pendorong terjadinya pelarutan (pelepasan) zat terlarut dari larutan yang ada. Gaya dorong (*driving force*) yang menyebabkan terjadinya proses ekstraksi dapat ditentukan dengan mengukur jarak sistem dari kondisi setimbang.

## **2. Ekstraksi Padat-Cair**

Pada ekstraksi padat-cair, komponen yang dapat larut dipisahkan dari bahan padat dengan bantuan pelarut (ekstraktan). Pada ekstraksi ini, ketika bahan ekstraksi dicampur dengan pelarut maka pelarut akan bereaksi dengan bahan padat dan membentuk larutan ekstrak. Larutan ekstrak dengan konsentrasi yang tinggi terbentuk di bagian dalam bahan ekstraksi. Dengan cara difusi akan terjadi kesetimbangan konsentrasi antara larutan tersebut dengan larutan di luar bahan padat. Syarat yang menyebabkan terjadinya proses ekstraksi dapat ditentukan dengan mengukur jarak sistem dari kondisi setimbang harus dipenuhi untuk mencapai kecepatan ekstraksi yang tinggi pada ekstraksi padat cair adalah sebagai berikut:

- a. Karena perpindahan massa berlangsung pada bidang kontak antara fase padat dan fase cair, maka bahan itu perlu memiliki permukaan yang seluas mungkin.
- b. Kecepatan alir pelarut sedapat mungkin besar dibandingkan dengan laju alir bahan ekstraksi.
- c. Suhu yang lebih tinggi (viskositas pelarut lebih rendah, kelarutan ekstrak lebih besar) pada umumnya menguntungkan kecepatan ekstraksi.

Ekstraksi padat-cair merupakan suatu proses yang melibatkan perpindahan massa antar fasa. Perbedaan aktivitas kimia antara fasa padatan dan fasa pelarut mencerminkan seberapa jauh sistem berada dari kesetimbangan, sehingga akan menentukan pula laju zat terlarut antar fasa. Proses ini merupakan proses yang bersifat fisik karena komponen terlarut kemudian dikembalikan lagi ke keadaan semula tanpa mengalami perubahan kimiawi.

Dalam proses ekstraksi padat-cair diperlukan kontak yang sangat lama antara pelarut dan padatan. Proses ini paling banyak ditemui di dalam usaha untuk mengisolasi suatu substansi yang terkandung di dalam suatu bahan alam sehingga yang berperan penting dalam menentukan sempurnanya proses ekstraksi ini adalah sifat-sifat bahan alam tersebut dan juga bahan yang akan diekstraksi. Tingkat ekstraksi bahan ditentukan oleh ukuran partikel bahan tersebut. Bahan yang diekstrak sebaiknya berukuran seragam untuk mempermudah kontak antara bahan dan pelarut sehingga ekstraksi berlangsung dengan baik.

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses ekstraksi antara lain :

- a. Jenis pelarut

Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat terlarut yang terekstrak dan kecepatan ekstraksi.

b. Suhu

Secara umum, kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut.

c. Rasio pelarut dan bahan baku

Jika rasio pelarut-bahan baku besar maka akan memperbesar pula jumlah Senyawa yang terlarut. Akibatnya laju ekstraksi akan semakin meningkat.

d. Ukuran partikel

Laju ekstraksi juga meningkat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Dalam arti lain, rendemen ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil.

e. Pengadukan

Fungsi pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut.

f. Lama waktu

Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak, karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama.

## **F. Metode Ultrasonic-Milling**

### 1. Proses Kavitasasi

Proses kavitasasi adalah proses pecahnya gelembung dalam cairan yang melepaskan energi secara spontan dalam lingkungan cairan tersebut. Gejala kavitasasi pada awalnya diamati dalam proses hidrodinamika seperti adanya baling-

baling dalam kapal dengan kecepatan yang tinggi menghasilkan gelembung yang pecah. Kemudian dengan perkembangan teknologi proses kavitasi dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan gelombang getaran. Dari hasil percobaan pemberian getaran gelombang sampai 1 Ghz menunjukkan bahwa pembentukan kavitasi yang efektif pada kisaran gelombang ultrasonik (Sulistiyono, 2012).

Phenomena kavitasi yang dihasilkan dari gelombang ultrasonic memberikan intensitas energi yang tinggi ke dalam larutan kimia, menyebabkan compression (tekanan tinggi) dan rarefraction (tekanan rendah) secara berulang, menghasilkan microbubble dalam rentang waktu super singkat akan meledak. Ledakan microbubble tersebut diikuti dengan timbulnya tekanan dan panas yang sangat tinggi di daerah sekitar buble dan menyebar ke segala arah. Energi panas dapat menghasilkan temperatur  $5.500^{\circ}\text{C}$  dengan kecepatan sampai 400 kilometer per jam dalam skala mikro (Sulistiyono, 2012).

Hasil pengamatan dengan menggunakan FT-ICR menunjukkan bahwa proses kavitasi dijumpai oleh adanya udara yang larut dalam cairan seperti alkohol dan air. Udara tersebut, dengan bantuan gelombang ultrasonik membentuk cluster sehingga tercipta yang stabil. Kemudian dalam tahap berikutnya akan pecah jika sampai pada batas tegangan permukaan yang berlebih (Sulistiyono, 2012).

Adanya energi yang dihasilkan dari proses kavitasi dengan plasma sampai  $5.500^{\circ}\text{C}$  dengan kecepatan sampai 400 kilometer per jam akan mempengaruhi kondisi disekitarnya. Pengaruh rambatan energi ini ternyata mampu membentuk reaksi kimia dan penghancuran partikel menjadi partikel yang berukuran lebih kecil. Reaksi kimia yang ditimbulkan akibat efek ultrasonik sering disebut dengan



Menurut Quraish Shihab ayat ini menjelaskan cara kebinasaan dan kesesudahan akhir yang dialami oleh para pembangkang itu, yaitu dan satu teriakan yaitu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, maka akibatnya mereka ditempat tinggal mereka karena tidak dapat bergerak akibat datangnya azab yang mendadak – mati bergelimpangan.

Berdasarkan surah Huud ayat ke 67 menjelaskan bahwa karena suara yang keras maka mereka akan mati bergelimpangan. Begitupun dengan prinsip kerja dari *ultrasonic* karena adanya frekuensi suara yang sangat tinggi maka akan mengubah bentuk partikel menjadi nano.

Ultrasonik dengan intensitas tinggi dapat menginduksi secara fisik dan kimia. Efek fisik dari ultrasonikasi intensitas tinggi salah satunya adalah emulsifikasi. Beberapa aplikasi ultrasonikasi ini adalah dispersi bahan pengisi dalam polimer dasar, emulsifikasi partikel anorganik pada polimer dasar, serta pembentukan dan pemotongan plastik (Siddiq, 2011).



Gambar 2.4. *Ultrasonic Milling* (sumber: dokumentasi pribadi)

Efek kimia pada ultrasonikasi ini menyebabkan molekul-molekul berinteraksi sehingga terjadi perubahan kimia. Interaksi tersebut disebabkan panjang gelombang ultrasonik lebih tinggi dibandingkan panjang gelombang molekul-molekul. Interaksi gelombang ultrasonik dengan molekul-molekul terjadi melalui media cairan. Gelombang yang dihasilkan oleh tenaga listrik diteruskan oleh media cair ke medan yang dituju melalui fenomena kavitasi akustik yang menyebabkan kenaikan suhu dan tekanan lokal dalam cairan. Ultrasonikasi pada cairan memiliki berbagai parameter seperti frekuensi, tekanan, suhu, viskositas, dan konsentrasi suatu sampel. Aplikasi ultrasonikasi pada polimer berpengaruh terhadap degradasi polimer tersebut (Siddiq, 2011).

#### **G. *Scanning Electron Microscope (SEM)***

*Scanning Electron Microscope (SEM)* merupakan suatu mikroskop elektron yang menerapkan prinsip difraksi electron yang prinsip kerjanya sama dengan mikroskop optic. Pada *Scanning Electron Microscope (SEM)*, lensa yang digunakan merupakan lensa elektromagnetik yaitu kumparan medan magnet dan medan listrik yang dibuat dengan adanya tegangan tinggi sehingga elektron yang melewatinya dibelokkan seperti cahaya yang melewati lensa elektromagnetik tersebut (Sasti, 2011).

Sebagai pengganti cahaya digunakan suatu pemicu elektron (electron gun) yang berfungsi sebagai sumber cahaya. SEM dapat menyediakan suatu hasil gambar dari permukaan dan memberikan pembesaran yang cukup tinggi serta kedalaman medan yang cukup baik.



gambar 2.5. *Scanning Electron Microscope (SEM)*  
(sumber: Wikipedia.com)

Dalam SEM, kumparan scan (scanning coil) yang berarus listrik dipakai untuk menimbulkan medan magnetik yang berlaku sebagai lensa untuk memfokuskan berkas elektron pada benda yang diselidiki dan alat ini menghasilkan bayangan yang diperbesar pada layar pendar (fluoresen) atau alat fotografik. Untuk menghindari penghamburan bayangan yang dihasilkan dipakai lapisan yang tipis dan seluruh sistem divakumkan. Pengganti cahaya digunakan pemacu elektron yang berfungsi sebagai sumber daya. *Scanning Electron Microscope (SEM)* dapat menyediakan suatu hasil gambar dari permukaan dan memberikan pembesaran yang cukup tinggi serta kedalaman yang cukup baik.

Prinsip kerja *Scanning Electron Microscope (SEM)* dengan mikroskop biasa pada dasarnya sama karena kedua alat tersebut berfungsi sebagai pembesar benda yang ukurannya sangat kecil. Pada *Scanning Electron Microscope (SEM)*,

sampel diletakkan pada ruang vakum, dimana sebelum udaranya yang ada di pompa keluar, lalu suatu pemacu electron akan memancarkan suatu sinar dari elektron berenergi tinggi. Perbedaan *Scanning Electron Microscope* (SEM) dengan mikroskop biasa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Perbedaan antara *Scanning Electron Microscope* (SEM) dengan mikroskop biasa.

No.	Bagian Alat	SEM	Mikroskop Biasa
1.	Sumber Cahaya	Pancaran Elektron ( $\lambda$ : 0,06 Å ~ $\infty$ )	Cahaya tampak ( $\lambda$ : 2.000 Å ~7.500 Å)
2.	Media	Hampa	Atmosfer
3.	Lensa	Lensa Elektron	Lensa Optik
4.	Resolusi	60 Å	UV-vis (2.000 Å- 10.000 Å)
5.	Panjang Fokus	30 $\mu$ m	0,6 $\mu$ m
6.	Pengaturan Fokus	Secara elektik	Secara mekanik
7.	Gambar hasil	Gambar Hamburan elektron	Gambar Hamburan cahaya
8.	Kontras	Bentuk geometris, sifat fisika dan kimia	Penyerapan dan pemantulan cahaya
9.	Monitor	LCD ( <i>liquid crystal display</i> )	Pengamatan langsung

Sinar elektron ini turun melewati suatu lensa magnetic yang dibuat untuk memfokuskan elektron pada tempat yang tepat. Sinar elektron ini digerakkan ke semua permukaan sampel dengan menggunakan deflection coil. Sinar elektron mengenai semua permukaan pada sampel sehingga elektron sekunder akan terlepas dari permukaan sampel. Suatu detektor kemudian mengumpulkan sinar elektron tersebut dan mengubahnya menjadi suatu sinyal yang dikirim ke layar. Hasil gambar ini terbentuk disusun dari sejumlah elektron yang dipancarkan dari sampel tersebut (Sasti, 2011).

## H. X-Ray Diffraction (XRD)

Difraksi sinar-X merupakan metode yang digunakan untuk menentukan struktur kristal suatu padatan. Bila seberkas sinar-X menumbuk permukaan bidang kristal miller, maka sebagian sinar akan dihamburkan atau diteruskan ke lapisan bidang atom atau molekul yang lain. Sinar-X yang dihamburkan bersifat koheren dapat berinteraksi secara konstruktif atau destruktif. Interaksi secara konstruktif terjadi apabila berkas sinar yang dihamburkan berada dalam satu fasa. Kondisi satu fasa tercapai apabila jarak  $AB + BC$  sama dengan harga bilangan bulat ( $n$ ) dari panjang gelombang.

$$AB + BC = n\lambda \quad (2.1)$$

dimana :  $n$  = orde difraksi


Dikarenakan  $AB + BC = 2 d \sin\theta$ , maka interferensi konstruktif pada sudut  $\theta$  dari berkas sinar-X adalah

$$2 d \sin\theta = n\lambda \quad (2.2)$$

dimana :  $d$  = jarak antar Kristal


$n$  = orde difraksi

$\lambda$  = panjang gelombang sinar-X



Gambar 2.6. Difraksi Sinar-X pada material

Teknik X-Ray Diffraction (XRD) berperan penting dalam proses analisis padatan kristal maupun amorf. XRD adalah metode karakterisasi lapisan yang digunakan untuk mengetahui senyawa kristal yang terbentuk. Teknik XRD dapat digunakan untuk analisis struktur kristal karena setiap unsur atau senyawa memiliki pola tertentu. Apabila dalam analisis ini pola difraksi unsur diketahui, maka unsur tersebut dapat ditentukan. Metode difraksi sinar-x merupakan metode analisis kualitatif yang sangat penting karena kristalinitas dari material pola difraksi serbuk yang karakteristik, oleh karena itu metode ini disebut juga metode sidik jari serbuk (powder fingerprint method). Penyebab utama yang menghasilkan bentuk pola-pola difraksi serbuk tersebut, yaitu: (a) ukuran dan bentuk dari setiap selnya, (b) nomor atom dan posisi atom-atom di dalam sel (Arif, 2017).



Gambar 2.7. Alat *X-Ray Diffraction* (XRD)

Prinsip kerja difraksi sinar X dihasilkan disuatu tabung sinar X dengan pemanasan kawat pijar atau filamen untuk menghasilkan elektron-elektron, kemudian elektron-elektron yang berupa sinar X tersebut dipercepat terhadap suatu sampel dengan memberikan suatu voltase, dan menembak sampel dengan elektron. Elektron-elektron yang berupa sinar X akan melewati celah (slit) agar berkas sinar yang sampai ke sampel berbentuk paralel dan memiliki tingkat divergensi yang kecil, serta elektron-elektron tersebut dapat menyebar merata pada sampel. Ketika elektron-elektron mempunyai energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron-elektron dalam sampel, maka bidang kristal itu akan membiaskan sinar X yang memiliki panjang gelombang sama dengan jarak antar kisi dalam kristal tersebut.

Difraksi merupakan penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang melewati penghalang. Sinar-x merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara  $0,5 \text{ \AA} - 2,5 \text{ \AA}$  dan memiliki energi foton antara  $1,2 \times 10^3 \text{ eV} - 2,4 \times 10^5 \text{ eV}$  yang dihasilkan dari penembakan logam dengan

elektron energi tertinggi. Dengan karakterisasi tersebut sinar-x mampu menembus zat padat sehingga dapat digunakan untuk menentukan struktur kristal. Hamburan sinar ini dihasilkan bila suatu elektron logam ditembak dengan electron-elektron berkecepatan tinggi dalam tabung hampa udara (Arif, 2017).

Peristiwa pembentukan sinar-x dapat dijelaskan yaitu pada saat menumbuk logam, elektron yang berasal dari katoda (elektron datang) menembus kulit atom dan mendekati kulit inti atom. Pada waktu mendekati inti atom, elektron ditarik mendekati inti atom yang bermuatan positif, sehingga lintasan elektron berbelok dan kecepatan electron berkurang atau diperlambat. Karena perlambatan ini, maka energy electron berkurang. Energi yang hilang ini akan dipancarkan dalam bentuk sinar-X. Proses ini terkenal sebagai proses bremsstrahlung.

Tiga metode untuk memastikan bahwa kedudukan bidang tertentu daripada hablur yang dikaji memenuhi syarat-syarat Bragg supaya pengukuran penyinaran. Ketiga metode ini adalah:

1. Metode difraktometri serbuk
2. Metode difraksi Laue
3. Metode hablur bergerak

Metode difraktometri serbuk ialah untuk mencatat difraksi sampel polihablur. Pada penelitian ini yang digunakan alat difraktometer, Sampel seperti serbuk dengan permukaan rata dan mempunyai ketebalan yang cukup untuk menyerap alur sinar-X yang menuju keatasnya. Puncak-puncak difraksi yang dihasil dituliskan dengan menggunakan alat pencacah. Umumnya menggunakan pencacah Geiger dan sintilasi. Alat monitor dapat diputar mengelilingi sampel dan

diatur pada sudut  $2\theta$  terhadap alur datang. Alat monitor dijajarkan supaya sumbu senantiasia melalui dan bersudut tepat dengan sumbu putaran sampel. Intensitas sinar-X yang difraksi sebagai fungsi sudut  $2\theta$ .

Metode difraktometri digunakan juga untuk mengukur ukuran kristal bagi sampel polikristal berbentuk sapat. Dari lebar jalur garis-garis difraksi, ukuran kristal, film dapat ukur dengan persamaan Scherrer (Cullity, 1956).

$$s = \frac{K\lambda}{D\cos\theta} \quad (2.3)$$

dengan D adalah sudut garis difraksi di setengah tinggi maksimum difraksi,  $\theta$ , sudut Bragg, K konstanta ( $\sim 1$ ) dan  $\lambda$  panjang gelombang sinar-X yang digunakan.

Pada metode difraksi, hukum Bragg haruslah dipenuhi, kerana itu perlu diatur orientasi kristal terhadap berkas datang. Metode difraksi sinar-x dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Metode kristal tunggal

Metode ini sering digunakan untuk menentukan struktur kristal, dalam ini dipakai berbentuk kristal tunggal.

b. Metode serbuk (powder Method)

Bahan sampel pada metode ini dibuat berbentuk serbuk, sehingga terdiri banyak kristal yang sangat kecil dan orientasi sampai tidak perlu diatur lagi kerana semua orientasi bidang telah ada dalam sampel dengan demikian hukum Bragg dapat dipenuhi. Metode lebih cepat dan lebih sederhana dibandingkan dengan metode kristal tunggal. Metode serbuk ini dapat digunakan untuk menganalisa bahan apa yang terkandung di dalam suatu sampel juga dapat ditentukan secara kuantitatif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2017- Oktober 2018 bertempat di Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk ekstrak silika dan terkhusus untuk pembuatan nanosilika dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Hasanuddin. Untuk tahap pengujian dilaksanakan di Pusat Penelitian Fisika LIPI dan Sains Building Universitas Hasanuddin.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### 1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. *Magnetic stirrer*, digunakan sebagai mengaduk larutan
- b. *Ultrasonic bath*, digunakan sebagai alat untuk mengubah ukuran partikel menjadi nano
- c. *Scanning electron microscopy (SEM)*, digunakan untuk mengetahui morfologi dan ukuran partikel.
- d. *X-Ray Diffraction*, digunakan untuk mengetahui struktur kristal
- e. Penyaring, digunakan untuk menyaring larutan
- f. Furnace, digunakan sebagai pengeringan
- g. PH-meter, digunakan untuk mengukur PH larutan

- h. Neraca digital, digunakan untuk menimbang.
- i. Gelas ukur, digunakan sebagai wadah larutan.
- j. Thermometer, digunakan untuk mengukur suhu.
- k. Cawan persolin, digunakan sebagai tempat pada saat furnace\
- l. Kertas saring, digunakan untuk menyaring

## 2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Abu terbang (*fly ash*)
- b. Silika dari abu terbang (*fly ash*)
- c. HCL
- d. Aquades
- e. Poly ethylene glicol 6000
- f. NaOH

## C. PROSEDUR KERJA

Prosedur pada penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, tahapan pembuatan nanosilika, tahapan karakterisasi nanosilika, tahapan pembuatan silika gel, dan tahapan pembuatan laporan yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Preparasi Sampel
  - a. Abu terbang (*Fly Ash*) dibilas dengan aquades kemudian dikeringkan dan diayak
  - b. Lalu di furnace pada suhu  $600^{\circ}\text{C}$  selama 2 jam

- c. Sampel didinginkan kemudian sebanyak 100 gr dicampurkan dengan asam klorida (HCl) dan direndam selama 4 jam
- d. Kemudian di bilas dengan aquades sampai PH netral
- e. Campuran yang dihasilkan kemudian dikeringkan dalam oven pada temperatur  $105^{\circ}\text{C}$  selama 8 jam.

## 2. Tahap Ekstraksi Silika

Proses ekstraksi ini menggunakan metode presipitasi. Proses ekstraksi dilakukan dengan menggunakan bahan larutan NaOH. Proses ekstraksi silika dari abu terbang (*fly ash*) adalah sebagai berikut :

- a. Larutan NaOH dibuat dengan konsentrasi 4 N.
- b. Sebanyak 200 ml larutan NaOH tersebut ditambahkan ke dalam 30 gram abu terbang (*fly ash*) kemudian dipanaskan sampai  $90^{\circ}\text{C}$  sambil diaduk selama 2 jam.
- c. Setelah dingin kemudian disaring sehingga menghasilkan larutan natrium silikat.
- d. Untuk mengendapkan larutan natrium silikat dicampur dengan HCL 4 N sehingga menghasilkan *yield silika*.
- e. Kemudian di keringkan didalam oven untuk menghilangkan kadar air.

## 3. Tahap pembuatan nanosilika

Tahapan ini bertujuan untuk membuat partikel nanosilika. Proses pembuatan nanosilika pada tahapan ini menggunakan metode ultrasonikasi. Proses pembuatannya nanopartikel menggunakan metode ultrasonikasi adalah sebagai berikut:

- a. Terlebih dahulu *Poly Etilen Glicol* (PEG) 6000 dipanaskan menggunakan oven pada suhu titik lelehnya yaitu 105°C (Astuti dan Firnando, 2015) agar diperoleh cairan PEG 6000.
  - b. Silika dilarutkan didalam cairan PEG 6000 tersebut dengan perbandingan 1:5
  - c. Larutan tersebut dicampur dengan air kemudian diaduk menggunakan *magnetic stirrer* selama 15 menit
  - d. Kemudian proses sonikasi dilakukan menggunakan *ultrasonic bath* dengan variasi waktu 60 menit dan 120 menit.
  - e. Kemudian hasil sonikasi dikeringkan menggunakan oven
  - f. Larutan kemudian didiamkan selama 48 jam untuk menghasilkan endapan nanosilika.
  - g. Nanosilika yang dihasilkan kemudian di kalsinasi untuk memperoleh serbuk nanosilika.
4. Tahap Karakterisasi Nanosilika

Pada tahap ini dilakukan karakterisasi untuk mengetahui morfologi permukaan dan ukuran partikel nanosilika dengan menggunakan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) dan *X-Ray Diffraction* (XRD).

#### D. Bagan Alir Penelitian



#### E. Tabel Hasil Pengamatan

Tabel pengamatan pada penelitian ini terkhusus untuk nanopartikel silika adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tabel pengamatan untuk nanopartikel silika

No.	Perlakuan Waktu Sonikasi (menit)	Ukuran Partikel (nm)
1.	N60	
2.	N120	

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Aktivasi Abu terbang (*fly Ash*)

Abu terbang (*Fly ash*) mempunyai kandungan silika yang tinggi, tetapi memiliki kadar besi yang cukup tinggi juga dan kandungan aluminium yang rendah. Sehingga, untuk menurunkan kadar besi maka dilakukan aktivasi yaitu dengan cara aktivasi fisik maupun kimia. Aktivasi fisik dengan cara pemanasan di dalam furnace pada suhu  $600^{\circ}\text{C}$  agar sisa-sisa karbon yang masih melekat pada abu terbang semuanya terbakar. Hal ini sejalan dengan keadaan fisik abu terbang yang berwarna coklat setelah aktivasi.

Setelah itu dilakukan proses aktivasi kimia dengan perendaman asam klorida (HCl) dengan konsentrasi 4 N. Penggunaan dengan HCl ini digunakan untuk mengurangi konsentrasi besi oksida dan oksida-oksida alakali yang dalam abu terbang, terutama terdapat pada bagian luar partikel abu. Oleh karena itu, refluks dengan HCl akan membantu meningkatkan kandungan  $\text{SiO}_2$  pada campuran reaksi.



Gambar 4.1. Perendaman Abu terbang (Fly Ash) dengan Asam klorida (HCl)

Abu layang tersebut disaring dan dibilas dengan aquades hingga mencapai pH netral. Setelah itu, abu terbang dikeringkan dalam oven selama 6 jam pada suhu  $105^{\circ}\text{C}$  untuk menghilangkan kadar air yang terdapat dalam abu terbang dan memperluas ukuran pori-porinya.

### **B. Pembuatan Silika**

Silikon dioksida atau silika adalah salah satu senyawa kimia yang sangat umum. senyawa kimia dengan rumus molekul  $\text{SiO}_2$  (silicon dioksida) yang dapat diperoleh dari silika mineral, nabati dan sintesis kristal.



Gambar 4.2. silika

Pembuatan silika dari natrium silikat secara garis besar terdiri dari empat tahap yaitu pengasaman natrium silikat, pembentukan hidrogel, pencucian dan pengeringan hidrogel menjadi serogel. Pada tahap pertama, asam yang digunakan untuk mengasamkan natrium silikat adalah asam klorida dengan konsentrasi 4 N.

Proses ini bertujuan untuk membentuk asam silikat yang merupakan monomer dari silika gel. Pembentukan gel terjadi karena atom oksigen dari asam silikat akan menyerang atom silikon dari asam silikat bebas yang lain akan membentuk monomer asam silikat.

Polimerisasi asam silikat akan terus berlangsung membentuk bola-bola polimer yang disebut sebagai partikel silika primer. Gugus-gugus silanol dari partikel primer yang saling berdekatan akan mengalami kondensasi membentuk partikel sekunder dengan ukuran yang relatif lebih besar bila dibandingkan partikel silika primer. silika yang dihasilkan masih relatif lunak yang disebut alkogel.

Kondensasi antara bola-bola primer terus berlangsung dan terjadi penyusutan volume alkogel didiamkan selama 24. Penyusutan volume silika akibat reaksi kondensasi diikuti dengan berlangsungnya eliminasi larutan-larutan pada silika tahap ini disebut sinersis. Pada akhir proses sinersis akan diperoleh silika yang relatif kaku dengan volume yang lebih kecil bila di bandingkan dengan alkogel yang disebut hidrogel.

Hidrogel dicuci dengan aquades bertujuan untuk menghilangkan larutan-larutan yang merupakan hasil samping reaksi pembentukan silika gel hingga pH netral. Selanjutnya penyaringan dan pengeringan silika. Proses penyaringan menggunakan kertas saring *Whatman* no.41 alasan digunakannya alat ini karena kertas saring ini bebas abu yang biasa digunakan untuk analisa kuantitatif secara gravimetri, serta pengeringan pada suhu 90°C selama 4 jam.

### **C. Proses pembuatan nanosilika**

Pada penelitian ini, proses pembuatan nanosilika dilakukan dengan menggunakan metode ultrasonic milling. Gelombang ultrasonic adalah gelombang yang memiliki frekuensi sangat tinggi antara 20 kHz-10 MHz. Prinsip dari metode ini adalah pemanfaatan fenomena kavitasi akustik yang terjadi akibat rambatan getaran suara yang terbentuk dalam media cairan.

Alat yang digunakan adalah ultrasonic S 40 H dengan pemberian variasi waktu sonikasi selama 60 menit dan 120 menit. Media yang digunakan pada penelitian ini adalah air. Air digunakan karena memiliki yaitu terjadinya proses koagulasi pada saat material nano tersebut dipisahkan dengan air. Penggunaan air masih

dapat digunakan dengan menambahkan penggunaan surfaktan sebagai bahan koagulasi yang berfungsi untuk mendispersikan silika dilarutkan dalam air agar lebih sempurna. Partikel silika akan disalut oleh surfaktan yang digunakan sehingga kemungkinan untuk terjadinya aglomerasi menjadi lebih kecil. Penambahan surfaktan ini merupakan faktor yang mempengaruhi proses kavitasi yang terjadi dalam sintesis nanosilika dengan metode ultrasonikasi. Surfaktan yang ditambahkan akan terakumulasi pada bagian gas dan cairan dalam gelembung kavitasi yang akan menurunkan tegangan permukaan gelembung. Tegangan permukaan yang menurun tersebut akan mengakibatkan bertambahnya kecepatan pembentukan gelembung. Hasil lain menunjukkan gelembung yang terbentuk tidak stabil dan akhirnya pecah menjadi ukuran yang lebih kecil daripada gelembung dalam medium cairan tanpa penambahan surfaktan. Menggunakan gelombang ultrasonik tersebut, gumpalan partikel dapat dipisahkan dan terjadi dispersi sempurna dengan penambahan surfaktan tersebut.

Selanjutnya, Berdasarkan penelitian Arif (2017), menggunakan proses pemanasan  $750^{\circ}\text{C}$  agar meningkatkan derajat kristalinitas partikel terhadap silika. Sehingga, dilakukan proses pemanasan pada suhu  $600^{\circ}\text{C}$  yang dilakukan diakhir proses penelitian ini bertujuan untuk menghilangkan kandungan organik surfaktan yang terdapat pada silika. Karakterisasi silika tersebut berwarna putih keabu-abuan yang dikarenakan pemberian pada suhu yang tinggi. Sehingga menghasilkan nanosilika seperti pada gambar 4.3. dan gambar 4.4.



Gambar 4.3. Nanosilika dengan waktu sonikasi 60 menit




Gambar 4.4. Nanosilika dengan waktu sonikasi 120 menit


#### **D. Hasil Karakterisasi menggunakan SEM-EDX**

Analisis menggunakan *Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive X-Ray* (SEM-EDX) bertujuan untuk mengetahui perbedaan ukuran partikel dan bentuk morfologi partikel silika serta komposisi unsur dan senyawa yang

terkandung dalam silika. Gambar morfologi hasil SEM dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5. Morfologi nanosilika dengan waktu sonikasi 60 menit



Gambar 4.6. Morfologi nanosilika dengan waktu sonikasi 120 menit

Gambar 4.5 dan gambar 4.6 menunjukkan ukuran partikel yang berbeda. Terlihat bahwa pada gambar dengan waktu sonikasi 60 menit lebih besar dibandingkan dengan waktu sonikasi 120 menit. Perbedaan partikel ini disebabkan karena perbedaan sonikasi. Semakin lama waktu sonikasi maka semakin tinggi intensitas energi yang diberikan kepada silika. Hal itu akan

membuat semakin kecilnya ukuran partikel. Ukuran partikel dengan perlakuan waktu sonikasi 60 menit adalah 6,625 nm. Sedangkan pada ukuran partikel dengan perlakuan waktu sonikasi 120 menit adalah 3,875 nm. Tabel perbedaan ukuran partikel dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perbedaan ukuran partikel antara nanosilika dengan perlakuan lama waktu sonikasi selama 60 menit (N60) dan 120 menit (N120)

No.	Perlakuan Waktu Sonikasi (menit)	Ukuran Partikel (nm)
1.	N60	6,625
2.	N120	3.875

Ukuran partikel yang dihasilkan masih relatif besar. Hal tersebut disebabkan karena perlakuan pencampuran PEG 6000 dengan silika yang menggunakan perbandingan yang tinggi yaitu perbandingan 1:5. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses kavitasi adalah konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan maka akan semakin tinggi konsentrasi larutan maka akan sulit energi kavitasi untuk menghancurkan partikel maupun ikatan atom pada larutan.


Berdasarkan tabel 4.1. diperoleh unsur kandungan tertinggi pada silika tanpa sonikasi dengan lama sonikasi 60 menit (N60) dan silika dengan lama sonikasi 120 menit (N120) adalah pada oksigen dengan persentase (%w.t) masing-masing adalah 63.85%, 64.93% dan 63.20%. Persentase (%w.t) silika masing-masing adalah 23.13%, 20.25% dan 17.82%. Berdasarkan penelitian Arif, 2017 bahwa persentase unsur dengan lama perlakuan waktu sonikasi 60 menit dan 120 menit masing masing adalah 36,31% dan 33,77%.

Tabel 4.2. kandungan unsur pada silika tanpa sonikasi dengan perlakuan lama waktu sonikasi 60 menit dan 120 menit

Sampel	% persentase unsur (% W.t)						
	Silikon (Si)	Oksigen (O)	Natrium (Na)	Aluminium (Al)	Klorin (Cl)	Kalium (K)	Besi (Fe)
TN	23.13	63.85	5.74	4.49	2.48	0.30	-
N60	20.25	64.93	6.54	6.59	1.10	0.52	0.07
N120	17.82	63.20	7.61	9.27	0.68	0.96	0.06


### E. Hasil Karakterisasi Menggunakan *X-Ray Diffraction (XRD)*

Uji *X-Ray Diffraction (XRD)* bertujuan untuk mengetahui struktur kristal, derajat kristal, fase kristal dan ukuran kristal serta unsur yang terkandung dalam material. Maka, pada penelitian ini dilakukan pengujian XRD untuk mengetahui struktur kristal, parameter kisi, dan ukuran kristal. Proses analisis difratogram menggunakan software match. Sehingga dihasilkan seperti gambar 4.7 dan 4.8 berikut.



Gambar 4.7. Diafraktogram nanosilika dengan waktu sonikasi 60 menit

Berdasarkan gambar 4.7. diperoleh struktur kristal pada sudut  $(2\theta)$   $32.82^\circ$  dan  $45,76^\circ$  dengan parameter kisi adalah  $a= 7.1370 \text{ \AA}$ ,  $b=12.3700 \text{ \AA}$ , dan  $c= 7,1740 \text{ \AA}$ , serta bentuk kristal adalah monoclinic. Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa yang silika merupakan unsur yang paling tinggi, lalu aluminium dan natrium



Gambar 4.8. Diafraktogram nanosilika dengan waktu sonikasi 120 menit

Berdasarkan gambar 4.8. diperoleh struktur kristal pada sudut  $(2\theta)$   $31.70^\circ$  dan  $28.84^\circ$  dengan parameter kisi adalah  $a= 5.4300 \text{ \AA}$ , dan bentuk kristal adalah cubic. Dilihat dari grafik diatas bahwa unsur yang paling tinggi adalah silika lalu natrium dan aluminium sama seperti pada gambar 4.7.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses pembuatan silika melalui empat tahap yaitu pengasaman natrium silikat, pembuatan hidrogel, pencucian dan pengeringan hidrogel menjadi xerogel, serta proses pembuatan nanopartikel silika menggunakan metode *ultrasonic*.
2. Karakterisasi SEM-EDX diperoleh karakterisasi nanosilika perlakuan sonikasi 60 menit dan 120 menit memiliki ukuran partikel masing-masing adalah 6.625 nm dan 3.875 nm, serta kandungan unsur Silika (Si) yaitu masing-masing 20.25% dan 17.82% dengan bentuk kristal masing-masing adalah monoclinic dan cubic.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah

1. Untuk meningkatkan variasi sebaiknya karakterisasi juga digunakan menggunakan ftir.
2. Sebaiknya menggunakan perbandingan konsentrasi silika dan peg 6000 yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA


- Aman dan P.S. Utama. *Pengaruh Suhu dan Waktu pada Ekstraksi Silika dari Abu Terbang (Fly Ash) Batubara*. Seminar Nasional Teknik Kimia. Universitas Riau. 2013.
- Antoni. *Sifat Kimia Dan Sifat Fisika Fly ash*. Medan:Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Ardiansyah, Arie. *Sintesis Nanosilika dengan Metode Sol – Gel dan Uji Hidrofobitasnya Pada Cat Akrilik*. Universitas Negeri Semarang. 2015
- Astuti dan Hayati. *Sintesis Nanopartikel Silika Dari Pasir Pantai Purus Padang Sumatera Barat Dengan Metode Koprepitasi*. Jurnal Fisika Unand Vol. 4. No. 3, Juli 2015 ISSN 2302-8491. 2015
- Kadir, Marwan. 2016. *Sintesis Zeolit dari Abu Terbang (Fly Ash) dengan Metode Hidrotermal dan Uji Adsorbtivitas Terhadap Logam Tembaga (Cu)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.
- Rahman, Arif. 2017. *Pembuatan Nanosilika Gel dari Silika Abu Sekam Padi*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2016.
- Retnosari, Agustin. *ekstraksi dan penentuan kadar silika (sio<sub>2</sub>) hasil ekstraksi dari abu terbang (fly ash) batubara*. jurusan kimia FMIPA universitas jember 2013.
- Saputri, Rio. dkk. *Sintesis ZSM-5 menggunakan Silika Prepipatasi dari Fly Ash Pabrik CPO*. Fakultas Teknik Univeristas Riau.
- Saputri, dkk. *Pengaruh Lama Sonikasi terhadap Porositas dan Kekerasan Nanokomposit Hidroksiapatit- SiO<sub>2</sub> Berbasis Batu Onyx Bojonegoro dengan Metode Sonokimia*. Program Studi Fisika FMIPA Universitas Negeri Malang
- Sholika, Ismiati dkk.2017. *Sintesis dan Karakterisasi Silika Gel dari Limbah Abu Sekam Padi (Oryza Sativa) dengan variasi Konsentrasi Pengasaman*. FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta.
- Siddiq, Taifiqurrahman. *Pembuatan dan Karakterisasi Nanopartikel Ekstrak Temulawak dengan Metode Ultrasonikasi*. Institut Pertanian Bogor. 2011

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al – Mishbah Volume 2*. Lentera Hati.2002

Sulistiyono, Eko. *Pembuatan NanoMagnesium Karbonat Hasil Ekstraksi Mineral Dolomit Dengan Gelombang Ultrasonik*. Thesis Universitas Indonesia. 2012

Sujatno dkk. *Studi Scanning Electron Microscope (SEM) untuk Karakterisasi Proses Oksidasi Paduan Zirkonium*. Jurnal Forum Nuklir (JFN), Volume 9, Nomor 2, November 2015

Waluyo, Budi. *Pembuatan Partikel Nano  $Fe_2O_3$  Dengan Kombinasi Ball-Milling dan Ultrasonic-Milling*. Prosiding Pertemuan Ilmiah XXVII HFI Jateng & DIY, Solo, 23 Maret 2013 ISSN : 0853-0823. 2013



## RIWAYAT HIDUP



Ika Desianti, namun lebih akrab disapa Ika. Penulis lahir ke dunia pada tanggal 6 November 1996 dari pasangan Mansyur dan Mariama. Penulis merupakan anak pertama sekaligus anak terakhir. Untuk menjadi orang terdidik, penulis menempuh berbagai jenjang pendidikan yang dimulai pada tahun 2002 di SD Inpres Parigi, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 1 Parigi selanjutnya SMA Negeri 1 Parigi pada tahun 2011. Merasa belum cukup, penulis melanjutkan pendidikan pada bulan September tahun 2014 ke salah satu Universitas di Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Fisika pada fakultas Sains dan Teknologi. Selama 2014 sampai saat ini, penulis melalui banyak pengalaman diantaranya pengalaman organisasi dan kepanitiaan.. Organisasi-organisasi penulis yaitu pengurus di HMJ Fisika (2016 dan 2017) dan Komunitas Sikola Cendekia Pesisir (SCP).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**LAMPIRAN HASIL SEM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

 <p>LIPI</p>	<p><b>LABORATORIUM PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b> Komplek PUSPIPTEK Gd 440-442 Tangerang Selatan 15314 Tel. 021-7560570 Fax. 021-7560554</p>	 <p><b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian LP-1142-10N</p>
<b>LAPORAN HASIL PENGUJIAN</b>		

**Hasil Pengujian** *Testing Results :*

1. 0418 - Silika A


**Analisa Elemen** *Point Analysis*

Jumlah pengukuran = 6 lokasi



**Gambar 1.** Citra BSE Sampel "0418 - Silika A" pada perbesaran 140x

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K  
**ORIGINAL**



Gambar 2. Lokasi analisa EDX pada Sampel "0418 - Silika A" pada perbesaran 140x


**Hasil Analisa EDX:**

Ringkasan hasil *point analysis* pada Sampel "0418 - Silika A" adalah sebagai berikut :

Element	%Atom					
	1	2	3	4	5	6
<b>O K</b>	48.50	32.45	63.85	64.33	52.09	72.97
<b>Na K</b>	20.13	35.07	5.74	11.87	21.42	7.84
<b>Al K</b>	4.48	0.80	4.49	2.47	5.92	5.50
<b>Si K</b>	15.68	2.89	23.13	14.80	10.37	12.44
<b>S K</b>	0.08	-	-	-	0.12	-
<b>Cl K</b>	10.87	28.43	2.48	6.23	9.85	0.80
<b>K K</b>	0.25	0.05	0.30	0.14	0.18	0.18
<b>Ca K</b>	-	0.20	-	0.06	0.04	-
<b>Nd K</b>	-	0.12	-	-	-	-
<b>P K</b>	-	-	-	0.11	-	0.14
<b>Mo K</b>	-	-	-	-	-	0.14
<b>Totals</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.0</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

 <p>LIPI</p>	<p><b>LABORATORIUM PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b> Komplek PUSPI TEK Gd 440-442 Tangerang Selatan 15314 Tel 021-7560570 Fax 021-7560554</p>	 <p><b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian LP-1142-IDN</p>
<p><b>LAPORAN HASIL PENGUJIAN</b></p>		


2. 0419 – Silika B  
Analisa Elemen *Point Analysis*  
Jumlah pengukuran = 6 bkasi



Gambar 3. Citra BSE Sampel "0419 – Silika B" pada perbesaran 140x

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K  
**ORIGINAL**

 <b>LIPI</b>	<b>LABORATORIUM PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b> Komplek PUSPIPTEK Gd 440-442 Tangerang Selatan 15314 Tel. 021-7560570 Fax. 021-7560554	 <b>KAN</b> Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian LP-1342-IDN
<b>LAPORAN HASIL PENGUJIAN</b>		



Gambar 4. Lokasi analisa EDX pada Sampel "0419 - Silika B" pada perbesaran 140×

**Hasil Analisa EDX:**

Ringkasan hasil *point analysis* pada Sampel "0419 - Silika B" adalah sebagai berikut :

Element	%Atom					
	1	2	3	4	5	6
O K	21.10	7.22	44.96	64.93	59.08	63.86
Na K	36.08	48.28	7.70	6.54	8.04	10.12
Al K	0.42	0.19	0.90	6.59	9.28	3.50
Si K	1.39	0.51	2.67	20.25	18.01	15.73
S K	-	-	-	-	0.11	0.14
Cl K	40.50	43.05	43.56	1.10	2.70	4.51
K K	0.08	0.14	0.20	0.52	2.56	2.14
Ca K	0.22	0.38	-	-	-	-
Nd L	0.21	0.23	-	-	-	-
Fe K	-	-	-	0.07	0.23	-
<b>Totals</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.0</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

 LIPI	<p><b>LABORATORIUM PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b> Komplek PUSPIPTEK Gd 440-442 Tangerang Selatan 15314 Tel 021-7560570 Fax 021-7560554</p>	 KAN Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian LP-1142-IDN
<p><b>LAPORAN HASIL PENGUJIAN</b></p>		


3. 0420 - Silika C  
Analisa Elemen *Point Analysis*  
Jumlah pengukuran = 6 lokasi



Gambar 5. Citra BSE Sampel "0420 - Silika C" pada perbesaran 140x

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

 <b>LIPI</b>	<b>LABORATORIUM PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>PUSAT PENELITIAN FISIKA</b> <b>LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA</b> Komplek PUSPIPTER Gd 440-442 Tangerang Selatan 15314 Tel 021-7560570 Fax. 021-7560554	 <b>KAN</b> <small>Komite Akreditasi Nasional          Laboratorium Pengujian          LP-1147-IDN</small>
<b>LAPORAN HASIL PENGUJIAN</b>		



Gambar 6. Lokasi analisa EDX pada Sampel "0420 - Silika C" pada perbesaran 140x

**Hasil Analisa EDX:**

Ringkasan hasil *point analysis* pada Sampel "0420 - Silika C" adalah sebagai berikut :

Element	%Atom					
	1	2	3	4	5	6
O K	25.15	7.42	47.93	17.35	69.42	63.20
Na K	4.25	39.17	14.73	25.56	9.05	7.61
Al K	1.31	0.25	9.60	0.70	7.49	9.27
Si K	1.74	0.41	16.50	1.15	12.66	17.85
P K	-	-	0.23	-	0.08	0.22
S K	-	-	0.13	-	-	-
Cl K	65.60	52.16	9.21	54.88	0.67	0.68
K K	1.95	0.14	1.48	0.18	0.45	0.96
Ca K	-	0.23	-	-	-	-
Nd L	-	0.23	-	0.18	-	-
Fe K	-	-	0.18	-	0.04	0.06
Ni K	0.01	-	-	-	-	-
Mo L	-	-	-	-	0.13	0.14
<b>Totals</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.0</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>



**LAMPIRAN-LAMPIRAN  
HASIL X-RAY DIFFRACTION**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## \*\*\* Basic Data Process \*\*\*


Group : Standard  
Data : 31#10AM

# Strongest 3 peaks							
no.	peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	3	31.8794	2.80491	100	0.45640	2413	57660
2	5	45.6609	1.98528	87	0.38290	2102	44398
3	2	28.7417	3.10358	24	0.45050	583	13976

# Peak Data List							
peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I1	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)	
1	27.5475	3.23535	11	0.36500	266	5234	
2	28.7417	3.10358	24	0.45050	583	13976	
3	31.8794	2.80491	100	0.45640	2413	57660	
4	41.0618	2.19639	23	0.34160	557	11218	
5	45.6609	1.98528	87	0.38290	2102	44398	
6	50.7266	1.79827	5	0.41330	110	2589	
7	56.6258	1.62412	18	0.42510	425	9608	

```
*** Basic Data Process ***  
  
# Data Infomation  
  Group           : Standard  
  Data            : 31#1JAM  
  Sample Nmae    : serbuk  
  Comment         :  
  Date & Time    : 10-17-18 12:21:08  
  
# Measurement Condition  
  X-ray tube  
    target        : Cu  
    voltage       : 40.0 (kV)  
    current       : 30.0 (mA)  
  Slits  
    Auto Slit     : Used  
    divergence slit : 1.00000 (deg)  
    scatter slit  : 1.00000 (deg)  
    receiving slit : 0.30000 (mm)  
  Scanning  
    drive axis    : Theta-2Theta  
    scan range    : 10.0000 - 60.0000 (deg)  
    scan mode     : Continuous Scan  
    scan speed    : 2.0000 (deg/min)  
    sampling pitch : 0.0200 (deg)  
    preset time   : 0.60 (sec)  
  
# Data Process Condition  
  Smoothing [ AUTO ]  
    smoothing points : 25  
  B.G.Subtruction [ AUTO ]  
    sampling points : 25  
    repeat times    : 30  
  Kal-a2 Separate [ MANUAL ]  
    Kal a2 ratio    : 50 (%)  
  Peak Search [ AUTO ]  
    differential points : 25  
    FWHM threshold   : 0.050 (deg)  
    intensity threshold : 30 (par mil)  
    FWHM ratio (n-1)/n : 2  
  System error Correction [ NO ]  
  Precise peak Correction [ NO ]
```

< Group: Standard Data: 31#1JAM >



## \*\*\* Basic Data Process \*\*\*


Group : Standard  
Data : 31#2JAM

#	Strongest peak no.	3 peaks 2Theta (deg)	d (Å)	I/I <sub>1</sub>	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	5	31.7062	2.81984	100	0.28300	5061	73482
2	7	45.4451	1.99421	40	0.32720	2000	35719
3	3	28.5437	3.12466	24	0.24950	1239	17287

#	Peak Data List peak no.	2Theta (deg)	d (Å)	I/I <sub>1</sub>	FWHM (deg)	Intensity (Counts)	Integrated Int (Counts)
1	1	24.7525	3.59398	3	0.20950	152	2387
2	2	27.4383	3.24798	12	0.21440	602	8425
3	3	28.5437	3.12466	24	0.24950	1239	17287
4	4	31.3200	2.85372	4	0.12800	189	2560
5	5	31.7062	2.81984	100	0.28300	5061	73482
6	6	40.8320	2.20822	9	0.34400	440	8490
7	7	45.4451	1.99421	40	0.32720	2000	35719
8	8	56.4267	1.62938	10	0.29090	489	8220

```
*** Basic Data Process ***  
  
# Data Infomation  
  Group           : Standard  
  Data            : 31#1JAM  
  Sample Nmae    : serbuk  
  Comment         :  
  Date & Time    : 10-17-18 12:21:08  
  
# Measurement Condition  
  X-ray tube  
    target        : Cu  
    voltage       : 40.0 (kV)  
    current       : 30.0 (mA)  
  Slits  
    Auto Slit     : Used  
    divergence slit : 1.00000 (deg)  
    scatter slit  : 1.00000 (deg)  
    receiving slit : 0.30000 (mm)  
  Scanning  
    drive axis    : Theta-2Theta  
    scan range    : 10.0000 - 60.0000 (deg)  
    scan mode     : Continuous Scan  
    scan speed    : 2.0000 (deg/min)  
    sampling pitch : 0.0200 (deg)  
    preset time   : 0.60 (sec)  
  
# Data Process Condition  
  Smoothing [ AUTO ]  
    smoothing points : 25  
  B.G.Subtruction [ AUTO ]  
    sampling points : 25  
    repeat times    : 30  
  Ka1-a2 Separate [ MANUAL ]  
    Ka1 a2 ratio    : 50 (%)  
  Peak Search [ AUTO ]  
    differential points : 25  
    FWHM threshold   : 0.050 (deg)  
    intensity threshold : 30 (par mil)  
    FWHM ratio (n-1)/n : 2  
  System error Correction [ NO ]  
  Precise peak Correction [ NO ]
```

< Group: Standard Data: 31#2JAM >



## Olah Data sonikasi 1 jam

Kode Sampel	Puncak Ke	$2\theta (^{\circ})$	$\theta$	$\cos \theta$	K	$\lambda (\text{\AA} = 10^{-10} \text{ m})$	$\beta$	L (mm)	Median Butir Kristal (nm)
31#1jam	1	24,7525	12,37625	0,9767612	0,94	1,5406	0,2095	7,07694	6,625520344
	2	27,4383	13,71915	0,9714699	0,94	1,5406	0,2144	6,95286	
	3	28,5437	14,27185	0,969137	0,94	1,5406	0,2495	5,98911	
	4	31,32	15,66	0,9628804	0,94	1,5406	0,128	11,7499	
	5	31,7062	15,8531	0,9619652	0,94	1,5406	0,283	5,31951	
	6	40,832	20,416	0,9371846	0,94	1,5406	0,344	4,49194	
	7	45,4451	22,72255	0,9223861	0,94	1,5406	0,3272	4,79855	
	8	56,4267	28,21335	0,8811933	0,94	1,5406	0,2909	5,64941	

### Olah Data Sonikasi 2 jam

Kode Sampel	Puncak Ke	$2\theta (^{\circ})$	$\theta$	$\cos \theta$	K	$\lambda (\text{\AA} = 10^{-10} \text{ m})$	$\beta$	L (nm)	Median Bulir Kristal (nm)
31#2jam	1	27,5475	13,77375	0,9712435	0,94	1,5406	0,365	4,08504	3,875594269
	2	28,7417	14,37085	0,9687096	0,94	1,5406	0,4505	3,3184	
	3	31,8794	15,9397	0,9615513	0,94	1,5406	0,4564	3,29989	
	4	56,6258	28,3129	0,8803706	0,94	1,5406	0,4251	4,81542	
	5	41,0618	20,5309	0,9364832	0,94	1,5406	0,3829	4,03861	
	6	45,6609	22,83045	0,9216571	0,94	1,5406	0,4133	3,80174	
	7	50,7266	25,3633	0,9036099	0,94	1,5406	0,3416	3,77004	



**DOKUMENTASI**

**ALAT DAN BAHAN**

## REFLUKS






### **Pengendapan Natrium Silikat**





## Ekstraksi Silika



## Proses Sonikasi





**LAMPIRAN PERSURATAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Laboratorium Kimia Fisika  
Departemen Kimia  
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Hasanuddin  
Kampus Unhas Tamalanrea Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tlp (0411)-566498 Makassar

SURAT KETERANGAN  
NO : 57/LKF/XI/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Paulina Taba, M. Phill  
NIP : 19571115 198810 2 001  
Jabatan : Kepala Laboratorium Kimia Fisika

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

Nama : Ika Desianti  
NIM : 60400114011  
Jurusan : Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Univ. Islam Negeri Alauddin  
Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian di laboratorium Kimia Fisika Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar sejak tanggal 20 Juni s/d 15 Juli 2018 dengan judul penelitian Karakterisasi Nanosilika dari Abu Terbang (Fly Ash) PT. Bosowa Energi Jenepono dengan Menggunakan Ultrasonic

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 01 November 2018

Kepala Laboratorium,  


Dr. Paulina Taba, M. Phill  
NIP : 195711151988102001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEMENTERIN RISTEK DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS HASANUDDIN JURUSAN FISIKA FMIPA  
 LABORATORIUM XRD & XRF  
 KAMPUS UNHAS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN Km. 10 Makassar 90245  
 Telp. (0411) 510200( PES 2403,2404,2405,2407,2615) 0411 587634 FAX 0411-588551

## SURAT KETERANGAN

SB\018\XRD\XRF\XI\2018

Dengan surat ini, kami menerangkan bahwa mahasiswa yang ber- :

Nama : Ika Desianti  
 NIM : 60400114011  
 Jumlah sampel : 2 sampel  
 Jenis pengukuran : XRF/XRD  
 Jenis sampel : serbuk/batuan/cairan/tanah/logam/aspal  
 Judul Penelitian :

“karakterisasi nano silika dari abu terbang (flay ash)  
 PT. Bosowa Energi Jeneponto dengan metode Ultrasonic”

Benar telah melakukan penelitian tugas akhir di laboratorium XRD dan XRF di Science Building FMIPA Unhas dalam rangka penelitian tugas akhir.  
 Demikian surat keterangan ini, diharap dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Laboran laboratorium XRD & XRF  
 FMIPA Unhas

Heryanto, S.Si  
 NIK : 19911129 201801 5 001

Email : tantophysics@gmail.com  
 085255903684/Line/WA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**AL AUDDIN**  
 M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2929 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Ika Desianti NIM 60400114011 tertanggal 15 Desember 2017, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
  6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
  7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
  8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
  9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D  
**Sekretaris** : Ihsan, S.Pd., M.Si  
**Anggota Penguji** : Rahmanlah, S.Si., M.Si  
 : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc  
 : Hernawati, S.Pd., M. Pfiis  
 : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag  
**Pelaksana** : Risnawati Salam, S.Sos:..

- Kedua** :
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
  2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
  3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
 Pada tanggal : 15 Desember 2017

Dekan,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
 NIP. 196612051993031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpa No.36, Ramang Palang-Gowa telp.1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : **1107/Un.6/FST/PP.00.9/03/2018**

Makassar 15 Maret 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian  
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth  
Kepala Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Di-  
Tempat

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang  
tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Ika Desianti
NIM	: 60400114011
Semester	: VIII ( Delapan )
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah, S.Si., M.Si 2. Sri Zelviani S.Si., M.Sc

Bermaksud melakukan penelitian dalam Rangka penyusunan Skripsi berjudul  
"Karakterisasi Silika Gel Dari Nanosilika Abu Terbang ( Fly Ash ) PT Bosowa Energi  
Jeneponto dengan Metode Ultrasonik".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang  
bersangkutan diberi izin untuk penelitian di "Laboratorium Kimia Analitik Jurusan Kimia  
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar"

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam



Prof. Dr. Ir. Arifuddin, M.Ag.  
19491205 19933 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Palang-Gowa telp.1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : **1109/Un.6/FST/PP.00.9/03/2018**

Makassar, 15 Maret 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian  
Untuk Menyusun Skripsi**

Kepada Yth  
**Kepala Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Hasanuddin**

Di-  
Tempat

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Ika Desianti
NIM	: 60400114011
Semester	: VIII ( Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah,S.Si.,M.Si 2. Sri Zelviani S.Si.,M.Sc

Bermaksud melakukan penelitian dalam Rangka penyusunan Skripsi berjudul  
"Karakterisasi Silika Gel Dari Nanosilika Abu Terbang ( Fly Ash ) PT Bosowa Energi  
Jeneponto dengan Metode Ultrasonik".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk penelitian di "Laboratorium Kimia Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin "

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
19691205199331001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2766 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Jurusan FISIKA Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **IKA DESIANTI** NIM : 60400114011 tertanggal 29 November 2017 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Karakterisasi Silika Gel Dari Nanosilika Abu Terbang (Fly Ash) PT. Bosowa Energi Jenepono Dengan Metode Ultrasonik"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mengangkat/ Menunjuk saudara :  
1. **Rahmaniah, S.Si., M.Si.** sebagai Pembimbing Pertama,  
2. **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.** sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua** : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab,

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 29 November 2017



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NID. 19631205 199303 1 001



LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

PUSAT PENELITIAN FISIKA

Gedung 442 Kawasan PUSPIPTEK Serpong - Tangerang Selatan  
Telp. 021 - 7560570 - 7560556, Fax. 021 - 7560554

LIPi

e-mail : [kerjasamafisikalipi@email.com](mailto:kerjasamafisikalipi@email.com), <http://www.fisika.lipi.go.id>



KUITANSI

No. Kuitansi : 177/KWT.PNBP.PPF/VIII/2018

Sudah terima dari : IKA DESIANTI

Terbilang : ## SATU JUTA DUA RATUS RIBU##

Untuk Pembayaran : untuk Biaya Pengujian 3 Sampel SEM EDX @ Rp. 400.000

Dengan Kode Billing No 820180821884471

Serpong, 28-Aug-2018

PUSAT PENELITIAN FISIKA-LIPi

Bendahara Penerima,



Ruhul Humaedi

NIP. 19791116.200810.1.002

Jumlah : Rp. 1.200.000



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM KIMIA ANALITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 866720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa : ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No: 09.015/S.Ket/KAL/X/2018


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa (i):

Nama : Ika Desianti  
NIM : 60400114011  
Jurusan/Program Studi : Fisika  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul: "Karakterisasi Nanosilika dari Abu Terbang (Fly Ash) PT. Bosowa Energi Jeneponto dengan menggunakan Metode Ultrasonic" di Laboratorium Kimia Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dari tanggal 10 April 2018 sampai 18 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kimia

  
**Siamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D**  
Nip. 19680722 1998 02 2001

Gowa, 19 Oktober 2018

Kepala Laboratorium Kimia

  
**Dra. St. Chadijah, M.Si**  
Nip. 196802 1999 03 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 3176 TAHUN 2018  
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif : IKA DESIANTI, NIM: 60400114011
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.  
Sekertaris : Nurman Najib,S.Ag., M.M.  
Penguji 1 : Dr.Hasyim Haddade, M.Ag.  
Penguji 2 : Rahmaniah,S.Si., M.Si.  
Penguji 3 : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.  
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.
2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 7-Nov-18

Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.  
NIP. 19691205 19933 1 001