


**PENGARUH VARIASI KOMPOSISI DAN UKURAN PARTIKEL
TERHADAP KARAKTERISTIK BRIKET KOMBINASI ARANG
TEMPURUNG KELAPA DENGAN ARANG BAMBU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUHAMMAD. ASRIANTO TAHIR

60400114029

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Terhadap Karakteristik Briket Kombinasi Arang Tempurung Kelapa dengan Arang Bambu” yang disusun oleh Muhammad Asrianto Tahir, NIM: 60400114029, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Selasa, 20 Februari 2019** bertepatan dengan 15 Jumadil Akhirah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 20 Februari 2019 M
15 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Hernawati, S.S.i., M.P.fis	(.....)
Munaqisy I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Abdullah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S. Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Fitriyanti, S.Si., M.Sc.	(.....)

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP: 1969/205 199303 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Asrianto Tahir

Nim : 60400114029

Tempat/tanggal lahir : Parepare/ 30 Desember 1996

Jurusan : Fisika

Fakultas : Sains dan Teknologi

Alamat : Toddopuli VI, Borong Indah, No.A3, Makassar

Judul : Pengaruh Variasi Komposisi Dan Ukuran Partikel
Terhadap Karakteristik Briket Kombinasi Arang
Tempurung Kelapa Dengan Arang Bambu.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata, 12 Januari 2019

Penyusun

Muhammad Asrianto Tahir
60400114029

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمت الله وبركاته

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Atas limpahan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang tidak terbatas sehingga penulis masih diberi kesehatan, kesempatan, serta kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Variasi Komposisi Dan Ukuran Partikel Terhadap Karakteristik Briket Kombinasi Arang Tempurung Kelapa Dengan Arang Bambu”. Shalawat dan salam taklupa pula penulis panjatkan kepada baginda Rasulullah SAW, nabi yang diturunkan ke muka Bumi ini sebagai *Uswatun Hasanah*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Penulis menyampaikan terimah kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muh. Tahir dan Ibunda Suriani tercinta yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta tak lelahnya memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015 - 2020
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus sebagai pembimbing I yang selama ini memberikan kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu **Fitriyanti, S.Si., M.Sc** sebagai pembimbing II yang selama ini memberikan kesediaan dan meluangkan waktu dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** dan Bapak **Dr. Abdullah, M.Ag.**, selaku penguji I dan penguji II yang senantiasa memberikan masukan kepada penulis untuk perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada sahabat-sahabat INERSIA (angkatan 2014) yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan kepada kakak-kakak angkatan 2011,2012,2013,

adik-adik 2015, 2016 dan 2017 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.

8. Kepada pengurus SEMA (Senat Mahasiswa) Fakultas Sains dan Teknologi Periode 2018 yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis mengharapkan atas segala saran dan masukan yang bersifat membangun dari semua pihak demi perbaikan penelitian ini kedepannya. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Samata-Gowa, 22 Januari 2019
Penulis,

Muhammad Asrianto Tahir
60400114029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Briket Biomassa.....	9
B. Tempurung Kelapa	10
C. Bambu	12

D. Perekat.....	15
E. Briket dan Biobriket	16
F. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Briket.....	19
G. Integrasi Keislaman	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat	29
B. Alat dan Bahan.....	29
C. Prosedur Kerja	31
D. Pengujian Briket/Uji Kualitas	37
E. Tabel Pengamatan	41
F. Bagan Alir.....	42
G. Jadwal Kegiatan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	44
B. Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Komposisi kimia tempurung kelapa.....	11
Tabel 2.2. Mutu kualitas briket.....	12
Tabel 2.3. Daftar analisa dan bahan perekat	15
Tabel 2.4. Sifat arang dari kayu, bamboo, dan tempurung kelapa.....	19
Tabel 2.5. Nilai kalor dari beberapa jenis briket.....	20
Tabel 2.6. Kualitas mutu dan penyusun tempurung kelapa	21
Tabel 3.1. Ukuran partikel dan variasi komposisi arang tempurung kelapa dan arang bambu.....	32
Tabel 3.2. Massa dan jumlah bahan perekat (tepung tapioka).....	33
Tabel 3.3. Pengamatan dari pengujian briket	38
Tabel 4.1. Hasil pengujian briket	42
Tabel 4.2. Hasil pengujian kalor	43
Tabel 4.3. Hasil pengujian kadar air	44
Tabel 4.4. Hasil pengujian lama pembakaran	45
Tabel 4.5. Hasil pengujian kalor untuk ukuran partikel	47
Tabel 4.6. Hasil pengujian kadar air untuk ukuran partikel	48
Tabel 4.7. Hasil pengujian lama pembakaran terhadap ukuran partikel	50


DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1. Hubungan variasi komposisi terhadap nilai kalor	43
Grafik 4.2. Hubungan variasi komposisi terhadap kadar air briket.....	44
Grafik 4.3. Hubungan variasi komposisi terhadap lama pembakaran	45
Grafik 4.4. Hubungan ukuran partikel terhadap nilai kalor	47
Grafik 4.5. Hubungan ukuran partikel terhadap kadar air briket.....	49
Grafik 4.6. Hubungan ukuran partikel terhadap lama pembakaran	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tanaman kelapa.....	10
Gambar 2.2. Tanaman bambu.....	12
Gambar 2.3. Briket berbentuk kubus	15



ABSTRAK

Nama : Muhammad Asrianto Tahir
NIM : 60400114029
Judul Skripsi : PENGARUH VARIASI KOMPOSISI DAN UKURAN PARTIKEL TERHADAP KARAKTERISTIK BRIKET KOMBINASI ARANG TEMPURUNG KELAPA DENGAN ARANG BAMBU

Telah dilakukan penelitian dengan judul pengaruh variasi komposisi dan ukuran partikel terhadap karakteristik briket kombinasi arang tempurung kelapa dengan arang bambu, yaitu dengan mengubahnya menjadi bioarang yang memiliki nilai kalor lebih tinggi dari pada biomassa melalui proses pirolisis. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi dari arang tempurung kelapa dan arang bambu terhadap kualitas briket sehingga diperoleh komposisi optimum yang menghasilkan briket dengan karakteristik yang terbaik serta untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel dari arang tempurung kelapa dan arang bamboo terhadap kualitas briket. Pada penelitian ini bahan baku yang digunakan adalah bambu dengan proses pengarangan pada tempertatur 400⁰C dan tempurung kelapa pada temperature 550⁰C serta variasi komposisi yang digunakan adalah 40%:60%, 30%:70%, 20%:80%, dan 10%:90% kemudian pengayakan ukuran partikel untuk semua sampel 40, 100 dan 170 mesh serta, pencampuran menggunakan 3 gram tepung tapioka sebagai perekat briket, lalu dilakukan pencetakan dan pengeringan briket. Selanjutnya pengujian kadar air, nilai kalor dan lama pembakaran. Hasil penelitian, pengujian kadar air menggunakan alat *moisture analyzer* karakteristik terbaik didapatkan pada komposisi 20% :80% dengan ukuran partikel 40 mesh yaitu 3.80 %. Untuk nilai kalor dengan menggunakan alat *bomb calorimeter* didapatkan nilai kalor tertinggi pada komposisi 10%:90% dengan ukuran partikel 40 mesh yaitu 7110.73 kal/gram dan lama pembakaran dengan durasi terlama pada komposisi 10%:90% dengan ukuran partikel 170 mesh menunjukkan durasi pembakaran 229,00 menit.

Kata Kunci : *biomassa, briket, tempurung kelapa, bambu dan ukuran partikel*

ABSTRACT

Name : Muhammad Asrianto Tahir
NIM : 60400114029
Thesis Title : THE EFFECT OF VARIATION OF COMPOSITION AND SIZE OF PARTICLES ON CHARACTERISTICS OF COCONUT SHELL COMBINATION BRICKETS WITH BAMBOO CHARCOAL

Research has done by title The influence of variations composition and size of particles to characteristic briquettes combination cranium coconut chorcoal and bamboo charcoal, the phase is changing to bio charcoal that have calori value is more than biomassa trought priolisis process. The purpose of this research is knowing influence of variations compositin from cranium coconur chorcoal and bamboo chorcoal to quality of briquettes to havед optimum composition to maked best characteristic of briquettes also to knew influence size of particles from cranium coconut chorcoal and bamboo chorcoal quality of briquettes. Raw material used in this research is bamboo on carbonisation process in 400⁰C and cranium coconut in 550⁰C and composition variation used is 40%:60%, 30%:70%, 20%:80%, and 10%:90% and sizing size for all sampel 40, 100, and 170 mesh also, mixing used 3 gram tapioca fluor as adhesive briquettes, and then mintage and drying briquettes. Next examined water content, calori value and burning time. The results from this ressearch, water content used moisture analyzer, best obtained characteristic in composition 20%:80% with 40 mesh particles size that is 3,80%. For calori value used kalorimeter bomb, higher calori value obtained in composition 10%:90% with 40 mesh particle size that is 7110,73 kal/gram and burning time on longest time obtained in composition 10%:90% with 170 mesh particles size that showing 229,00 minutes.

Key Word :biomassa, briquettes, cranium coconut, bamboo and particle size

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Energi mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan ekonomi dan kehidupan masyarakat. Kebutuhan dan konsumsi energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya populasi manusia dan meningkatnya perekonomian masyarakat, serta perkembangan industri di seluruh dunia. Perlu diketahui bahwa cadangan minyak dan gas bumi khususnya di Indonesia semakin menipis dan diperkirakan dalam ratusan tahun ke depan akan habis. Hal ini hendaknya disadari oleh segenap lapisan masyarakat sehingga penggunaan bahan bakar *unrenewable* untuk kepentingan bangsa dapat dipantau dan diperhatikan bersama-sama (Iman Budi Raharjo, 2006 dalam Prasetya, 2010). Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan permintaan energi semakin meningkat pula. Sektor energi memiliki peran penting dalam rangka mendukung kelangsungan proses pembangunan nasional (Lubis dan Sugiyono, 1996).

Energi sebagian besar digunakan pada sektor rumah tangga, industri dan transportasi, sedangkan cadangan bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara yang selama ini merupakan sumber utama energi jumlahnya semakin menipis (Indarti, 2001). Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia mengakibatkan pula meningkatnya kebutuhan akan energi. Sumber energi utama yang digunakan saat ini adalah minyak bumi dan gas alam. Tingkat pemakaian bahan bakar terutama bahan bakar fosil di dunia semakin meningkat

seiring dengan semakin bertambahnya populasi manusia dan meningkatnya laju industri di berbagai negara di dunia. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya krisis bahan bakar. Di samping itu kesadaran manusia akan lingkungan semakin tinggi sehingga muncul kekhawatiran meningkatnya laju pencemaran lingkungan terutama polusi udara yang diakibatkan oleh pembakaran bahan bakar tersebut, sehingga muncul sebuah pemikiran penggunaan energi alternatif yang bersih. Saat ini, konsumsi BBM diperkirakan sudah mencapai 1,6 juta barel per hari (BP Statistical Review, 2015). Di sisi lain, produksi minyak bumi Indonesia diperkirakan akan terus menurun. Pada tahun 2014, produksi minyak bumi Indonesia hanya sebesar 852 ribu barel per hari dengan laju penurunan produksi mencapai 3,07% (Wicaksono, 2000: 78) seiring menipisnya cadangan minyak mentah Indonesia. Cadangan minyak diperkirakan menurun dari estimasi 4,3 miliar barel (bbl) pada awal 2004 menjadi 3,7 miliar bbl pada 2014 (SKK Migas, 2014).

Oleh karena itu kita dituntut untuk memikirkan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Salah satu sumber energi alternatif yang dapat digunakan yaitu energi biomassa. Energi biomassa merupakan sumber energi alternatif yang perlu mendapat prioritas dalam pengembangannya dibandingkan dengan sumber energi yang lain. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara agraris banyak menghasilkan limbah pertanian yang kurang dimanfaatkan. Limbah pertanian tersebut dapat diolah menjadi suatu bahan bakar padat buatan yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar alternatif yang disebut briket bioarang. Untuk mengeliminasi kemungkinan terburuk dampak pemakaian bahan bakar

fosil, setidaknya ada beberapa alternatif jalan keluar, dengan pencarian ladang baru, penggunaan energi secara efisien, dan pengembangan sumber energi terbarukan. Saat ini sumber yang sudah siap dan mudah didapat adalah limbah pertanian. Biomassa yang berasal dari limbah hasil pertanian dan kehutanan merupakan bahan yang tidak berguna, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi bahan bakar alternatif, yaitu dengan mengubahnya menjadi bioarang yang memiliki nilai kalor lebih tinggi dari pada biomassa melalui proses pirolisis. Bioarang yang dihasilkan tersebut dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif, yaitu pada skala rumah tangga ataupun industri. (Aquino ghandhi). Penelitian tentang briket bioarang telah banyak dilakukan dengan berbagai macam limbah dan karakteristik yang dihasilkan. Masing-masing briket mempunyai karakteristik masing-masing dan masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk pengembangannya.

Beberapa jenis limbah pertanian yang banyak diteliti adalah limbah tempurung kelapa, limbah sekam padi, enceng gondok, ampas tebu, tongkol jagung, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian karakteristik pembakaran biobriket campuran batubara dan sabut kelapa dengan *komposisi* biobriket terbaik yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari adalah komposisi batubara : biomassa masing-masing 10% dan 90% karena lebih cepat terbakar dan lebih ramah lingkungan, sedangkan untuk kebutuhan industri, komposisi terbaik dengan pencapaian temperatur tertinggi adalah komposisi batubara : biomassa masing-masing 30% dan 70%(amin sultiyanto, 2006)

Berdasarkan penelitian tentang “Sifat-Sifat Penyalaan dan Pembakaran Briket Biomassa, Briket Batubara dan Arang Kayu” Hasil penelitian menunjukkan bahwa tempurung kelapa memiliki lama pembakaran terpanjang yaitu 116 menit dengan kecepatan pembakaran 126,6 gram/detik dan nilai kalor tertinggi sebesar 5.779,11 kal/gram. Untuk mendidihkan 1 liter air, semua jenis briket yang diuji membutuhkan waktu antara 5 sampai 7 menit. Jika dibandingkan dengan briket batubara yang memiliki nilai kalor 6.058 kal/gram dan arang kayu dengan nilai kalor 3.583 kal/gram maka briket tempurung kelapa cukup baik digunakan sebagai bahan bakar alternatif. (Siti Jamliati, 2008). Penelitian tentang pengaruh ukuran partikel dan kuat tekan terhadap kualitas briket arang dari bambu amilum 16% dan perbandingan air : amilum adalah 1:10. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ukuran partikel 35 mesh dan kuat tekan 1940 kg/m² memiliki nilai kalor tertinggi yaitu 7.624,00 kal/gr dan lama waktu uji nyala yang terlama yaitu 67,53 menit dengan ukuran partikel 35 mesh dan kuat tekan 2910 kg/m². Penelitian studi karakteristik briket berbahan dasar limbah bambu di dapatkan hasil briket dengan kadar air 5,43 %, kadar abu 8,2 %, laju pembakaran 0,2 gr/s, dan nilai kalor sebesar 6709,50 kal/gr.

Berdasarkan data-data penelitian tersebut, mutu briket yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan. Disamping mutu yang ditingkatkan, ketersediaan bahan baku juga harus dipertimbangkan. Hal inilah yang menjadi motivasi peneliti yaitu menghasilkan briket dengan karakteristik atau mutu yang baik dengan bahan yang mudah diperoleh dan melimpah. Dan salah satu limbah yang masih melimpah

ketersediaannya adalah limbah tempurung kelapa. Pohon kelapa yang menghasilkan limbah tempurung kelapa merupakan tanaman yang keberadaannya hampir di seluruh pelosok. Material lain yang memiliki karakteristik yang dapat digunakan adalah arang bambu. Arang bambu memiliki nilai kalor yang lebih baik dari tempurung kelapa. Berdasarkan pengujian laboratorium, arang bambu dapat memiliki kandungan karbon sebesar 89,11% dengan nilai kalor sebesar 7.346 kal/gram. Disamping itu, pohon bambu juga memiliki penyebaran di seluruh pelosok dan mempunyai pertumbuhan dan regenerasi yang cepat.

Landasan penelitian ini didasar oleh dua hal yakni persediaan dan produksi bahan bakar dunia yang semakin berkurang, yang dapat berdampak pada penggunaan energi beberapa tahun kedepan menjadi krisis, oleh sebab itu diperlukannya bahan bakar alternatif yaitu briket yang memanfaatkan limbah pertanian dan hal yang kedua adalah ingin dihasilkan kualitas briket yang lebih baik dari pada sebelumnya, karena briket dengan bahan baku bambu memiliki nilai kalor yang tinggi tetapi kadar abu yang tidak memenuhi standar serta lama pembakaran briket yang tidaklah lama sehingga penggunaannya yang tidak banyak digunakan sedangkan briket dengan bahan baku tempurung kelapa memiliki kelebihan pada penggunaannya yang dapat digunakan lebih lama (lama waktu pembakaran) tetapi nilai kalaor yang lebih rendah di bandingkan briket berbahan baku bambu, hal ini lah yang menjadi landasan mengapa penelitian ini dilakukan. Sehingga di dapatkan briket yang memiliki kualitas yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian bermaksud mengkombinasikan arang tempurung kelapa dan arang bambu dengan harapan

didapatkannya nilai kalor yang lebih tinggi dan memenuhi standarisasi kualitas briket serta lamanya pembakaran briket yang lebih lama. Memiliki tujuan untuk mengetahui variasi komposisi dari tempurung kelapa dan bambu terhadap kualitas briket serta untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel dari tempurung kelapa dan bambu terhadap kualitas briket.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variasi komposisi dari arang tempurung kelapa dan arang bambu terhadap kualitas briket?
2. Bagaimana pengaruh ukuran partikel dari arang tempurung kelapa dan arang bambu terhadap kualitas briket?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi komposisi dari arang tempurung kelapa dan arang bambu terhadap kualitas briket sehingga diperoleh komposisi optimum yang menghasilkan briket dengan karakteristik yang terbaik.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran partikel dari arang tempurung kelapa dan arang bambu terhadap kualitas briket.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini Terbagi atas dua yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Manfaat Secara Teoritis

1. Dengan mengetahui komposisi antara arang tempurung kelapa dan arang bambu dapat dijadikan Pengembangan pengetahuan pada bidang Fisika lingkungan khususnya sebagai acuan dalam pengembangan sumber energi

Manfaat Praktis

1. Dengan mengetahui ukuran partikel yang optimum dapat dijadikan acuan dalam pengembangan briket arang tempurung kelapa dan arang bambu.
2. Hasil penelitian ini dapat disosialisasikan pada masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat, sebagai alternatif bahan bakar karena bahan baku briket mudah diperoleh dan jumlahnya melimpah.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat penggunaan limbah tempurung kelapa dan bambu mampu diolah menjadi bahan bakar rumah tangga yang memiliki kualitas yang baik.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas/karakteristik briket yang dimaksud adalah nilai kalor, kadar air, dan lama waktu pembakaran briket.
2. Bahan baku yang digunakan tempurung kelapa dan bambu
3. Perekat yang digunakan tepung tapioka dan air
4. Ukuran partikel 40, 100, dan 170 mesh.

5. Dengan menggunakan empat variasi komposisi dan proses karbonisasi dengan suhu 400° C (bambu) dan 550° C (tempurung kelapa).



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Briket Biomassa

Penelitian tentang briket biomassa terus berkembang hingga saat ini. Beberapa jenis limbah pertanian untuk aplikasi briket banyak diteliti antara lain: limbah tempurung kelapa, limbah sekam padi, enceng gondok, ampas tebu, tongkol jagung, daun jati, kayu dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian tentang briket dari variasi tempurung kelapa, enceng gondok, dan ampas tebu diperoleh bahwa komposisi terbaik terletak pada perbandingan komposisi arang tempurung kelapa : arang ampas tebu : arang enceng gondok adalah 6:1:1 ukuran 40 mesh, dan karakteristik briket arang terbaik yang dihasilkan adalah: kadar air sebesar 1,90%, kadar zat menguap (*volatile matter*) sebesar 16,30%, kadar abu sebesar 2,65%, kadar karbon terikat (*fixed carbon*) sebesar 78,80% dan nilai kalor adalah sebesar 6156,25 kalori. (Monica CR dkk, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Idni Qistina dkk, 2016, melakukan penelitian dengan judul kualitas briket biomassa dari tempurung kelapa dan sekam padi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa efisiensi termal dari briket sekam padi dan tempurung kelapa masing-masing sebesar 31.13% dan 22.28%. Penelitian lain tentang briket biomassa yaitu pembuatan briket dari tongkol jagung dan sekam padi. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa komposisi yang paling optimum yaitu pada komposisi tongkol jagung dan sekam padi masing-masing

75% dan 25% dengan kadar karbon terikat sebesar 41,49 % dan nilai kalor sebesar 5.636,3 kal/gram (Budi NW dkk, 2016).

Berdasarkan serangkaian penelitian tersebut, terlihat bahwa karakteristik suatu briket biomassa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain komposisi arang, ukuran partikel, jenis perekat yang digunakan, suhu pencetakan briket, dan lain-lain. Oleh karena itu pada penelitian ini, peneliti memvariasikan komposisi arang dan ukuran partikel arang tempurung kelapa dan arang bambu. Dengan memadukan kedua arang tersebut diharapkan menghasilkan briket dengan kualitas yang lebih baik dari penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Tempurung kelapa

Kelapa (*Cocos nucifera L.*) termasuk ke dalam famili Palmae, *ordoAracules*, salah satu anggota terpenting dari kelas *Monocotyledone*, Genus *Cocos* adalah *monotypic* yang hanya mempunyai satu-satunya species yaitu *Cocos nucifera L.* (Woodroof, 1979). Kelapa merupakan tanaman tropika yang dapat tumbuh dengan baik pada kondisi suhu rata-rata diantara 24-29 °C, suhu minimum tidak kurang dari 20°C, dengan curah hujan yang merata sepanjang tahun antara 1700-2000 mm dan tidak kurang dari 1200 mm (A. Rusdianto,2011).

Tumbuhan ini dimanfaatkan hampir semua bagiannya sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Pohon kelapa atau sering disebut pohon nyiur biasanya tumbuh pada daerah atau kawasan tepi pantai. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging (testa), daging buah, air kelapa dan lembaga. Buah kelapa yang sudah tua memiliki bobot

sabut (35%), tempurung (12%), endosperm (28%) dan air (25%) .(Setya midjaja, D., 1995).

Tempurung kelapa adalah salah satu bahan karbon aktif yang kualitasnya cukup baik dijadikan arang aktif. Secara fisologis, bagian tempurung merupakan bagian yang paling keras dibandingkan dengan bagian kelapa lainnya. Struktur yang keras disebabkan oleh silikat (SiO_2) yang cukup tinggi kadarnya pada tempurung kelapa tersebut.



Gambar 2.1. Tanaman kelapa
(Sumber: Nusantaranews, 2013)

Berikut ini merupakan komposisi kimia yang biasanya terdapat dalam tempurung kelapa.

Tabel 2.1. Komposisi kimia tempurung kelapa

Komposisi	Persentase (%)
Lignin	29,40
Pentosan	27,70
Selulosa	26,60
Air	8,00
Solvent Ekstraktif	4,20
Uronat Anhidrat	3,50

Abu	0,60
Nitrogen	0,10

(Sumber: A. Rusdianto, 2011)

Adapun terkait mengenai mutu kualitas tempurung kelapa dari komponen penyusunnya dan hasil dari pengarang tempurung kelapa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Mutu kualitas dan penyusun tempurung kelapa

No.	Bahan	Komponen	Kandungan(%)	Sifat termal (kJ/kg)
1	Tempurung kelapa	<i>Moisture</i>	10,46	18,388
		<i>Volatile</i>	67,67	
		Karbon	18,29	
		Abu	3,58	
2	Arang tempurung kelapa	<i>Volatile</i>	10,60	30,750
		Karbon	76,32	
		Abu	13,08	

(Sumber: Esmar budi, 2011)

C. Bambu

Bambu (*Bambuseae*) adalah tanaman jenis rumput rumputan yang banyak tumbuh hampir diseluruh pelosok Indonesia. Potensi bambu di Indonesia sangat luar biasa sekali dan diperkirakan terdapat 5 juta Ha hutan bambu dengan 160 jenis atau sekitar 12,5 % dari seluruh jenis bambu yang ada di dunia. Sejak jaman dahulu bambu banyak dimanfaatkan sebagai bahan untuk membangun rumah, membuat berbagai macam kerajinan dan juga bahan bakar, khususnya oleh penduduk desa dimana bambu banyak tumbuh.



Gambar 2.2. Limbah bambu (Sumber: Anonim, 2013)

Beberapa spesies tanaman bambu yang tumbuh di Indonesia dengan berbagai macam ukuran dan warnanya, seperti bambu betung dan bambu gombang (*dendrocalamus asper*) yang ukurannya besar biasa digunakan untuk tiang dalam membangun rumah, bambu cendani (*bambusa glaucescens*) biasa digunakan untuk tanaman pagar, bambu tutul (*bambusa maculate*) karena warnanya sangat artistic banyak dibuat menjadi peralatan mebel air, bambu wulung (*gigantochloa verticillata*) sebagai bahan pembuatan mebelair, alat musik dan anyaman untuk dinding ataupun plafon rumah sehingga nampak artistic, bambu ori (*bambusa arundinacea*), bambu ampel, bambu kuning (*bambusa vulgaris* S), bambu haur hijau (*bambusa tuldoides*), bambu apus; bambu tali (*gigantochloa apuskurz.*), bambu legi, bambu ater (*gigantochloa atter*) dan lain lain.

Hutan bambu sebagai tanaman yang sangat berperan dalam menjaga kelestarian alam seperti menahan erosi, menjaga ketersediaan air tanah, mengikat

gas karbon, disamping itu ternyata bambu juga dapat dibuat menjadi bahan karbon aktif, bahan obat-obatan dan kecantikan, bahan pakaian, dan masih banyak manfaat lainnya.

Pada dekade belakangan ini banyak sekali dilakukan penelitian akan manfaat bambu selain digunakan untuk kebutuhan secara tradisional ternyata bambu memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Dari beberapa penelitian ternyata arang bambu juga bermanfaat untuk menetralkan zat berbahaya dalam air, mengurangi radiasi computer, membersihkan udara dari kepulan asap rokok, menghilangkan bau dalam lemari pakaian dan kulkas, menjernihkan minyak goreng dan dibuat menjadi briket arang bambu sebagai bahan bakar yang memiliki kualitas tinggi dan tahan lama.

Untuk mendukung kekurangan sumber energi dengan menipisnya bahan bakar minyak, gas dan batu bara, bambu dapat memberikan peran sebagai bahan bakar pendukung yang cukup potensial. Berdasarkan hasil uji laboratorium briket arang bambu menghasilkan bahan bakar yang memiliki kandungan karbon sebesar 89,11 % dan 7.346 kal/gram. Briket Arang Bambu tersebut juga dapat menghasilkan panas sampai dengan 3000°C sehingga mampu untuk meleburkan biji besi atau logam sebanyak 3 kg untuk setiap kg briket. Dengan kemampuan daya pembakaran seperti tersebut diatas ternyata briket arang bambu ini lebih efisien dibanding dengan bahan bakar batu bara maupun gas.

D. Perekat

Perekat adalah suatu zat atau bahan yang memiliki kemampuan untuk mengikat dua benda melalui ikatan permukaan. Analisa berbagai tepung pati-patian dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Daftar analisa dan bahan perekat

Jenis tepung	Air(%)	Lemak (%)	Serat kasar (%)	Protein (%)	Serat kasar (%)	Karbon (%)
Tepung Jagung	10,52	4,89	1,27	8,48	1,04	738
Tepung Beras	7,58	0,68	4,53	9,89	0,82	76,9
Tepung Terigu	10,7	0,86	2	11,5	0,64	74,2
Tepung Tapioka	9,86	0,36	1,5	2,21	0,69	85,2
Tepung Sagu	14,1	0,67	1,03	1,12	0,73	82,7

(sumber: Anonimous,1989)

Menurut Adan (1998) jumlah perekat yang digunakan dalam pembuatan briket adalah sebanyak 10 % dari berat arang yang akan digunakan dalam pembuatan briket. Perekat organik menghasilkan abu yang relatif sedikit setelah pembakaran briket dan umumnya merupakan bahan perekat yang efektif, misalnya sagu. Penggunaan perekat sagu memiliki beberapa keuntungan yaitu harga murah, mudah pemakaiannya dan dapat menghasilkan kekuatan rekat kering yang tinggi. Sagu (*Metroxylon sp*) merupakan tanaman yang sangat produktif sebagai penghasil pati. Secara kimia pati sagu mengandung 28% *amilosa* dan 27% *amilopektin* sehingga dapat digunakan sebagai perekat (Brades dan Tobing, 2008).

E. Briket dan Biobriket

Briket merupakan konversi dari sumber energi padat berupa batubara yang dibentuk dan dicampur dengan bahan baku lain sehingga memiliki nilai kalor yang lebih rendah daripada nilai kalor batubara itu sendiri. Batubara dan campuran lain yang digunakan untuk membuat briket akan melalui proses pembakaran tidak sempurna sehingga tidak sampai menjadi abu atau biasa disebut dengan proses pengarangan (karbonisasi). Selanjutnya arang tersebut dicampurdengan perekat, dipadatkan dan dikeringkan kemudian disebut sebagai briket.

Kualitas briket yang baik adalah yang memiliki kandungan karbon yang besar dan kandungan sedikit abu. Sehingga mudah terbakar, menghasilkan energi panas yang tinggi dan tahan lama. Sementara briket kualitas rendah adalah yang berbau menyengat saat dibakar, sulit dinyalakan dan tidak tahan lama. Jumlah kalori yang baik dalam briket adalah 5000 kalori dan kandungan abunya hanyasekitar 8%. (Sofyan Yusuf, 2013).



Gambar 3.3. Briket bentuk kubus (sumber: Anonimous.2014)

Menurut Sukandarrumidi (1995) dalam J.F. Gultom (2011) dikenal 2 jenis briket yaitu:

- a. Tipe Yontan (silinder berlubang), biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga. Briket tipe ini berbentuk silinder dengan garis tengah 150 mm, tinggi 142 mm, berat 3,5 kg dan mempunyai lubang-lubang sebanyak ≤ 22 lubang.
- b. Tipe Mametan (bantal/telur), biasanya untuk keperluan industri dan rumah tangga. Jenis ini mempunyai lebar 32-39 mm, panjang 46-58 mm, dan tebal 20-24 mm.

Selain itu, dikenal pula beberapa briket dengan bentuk lainnya, seperti briket bentuk kenari, bentuk sarang tawon (honey comb), bentuk hexagonal atau segienam, bentuk kubus dan lain sebagainya. Adapun keuntungan dari bentuk briket yang bermacam-macam ini adalah sebagai berikut: (1) Ukuran dapat disesuaikan dengan kebutuhan, (2) porositas dapat diatur untuk memudahkan pembakaran, (3) mudah dipakai sebagai bahan bakar (Adi Chandra Brades dkk, 2007).

Biobriket adalah bahan bakar yang potensial dan dapat diandalkan untuk rumah tangga maupun industri. Biobriket mampu menyuplai energi dalam jangka panjang. Biobriket didefinisikan sebagai bahan bakar yang berwujud padat dan berasal dari sisa-sisa bahan organik yang mengalami proses pemampatan dengan daya tekan tertentu. Biobriket dapat menggantikan penggunaan kayu bakar yang mulai meningkat konsumsinya dan berpotensi merusak ekologi hutan. Biobriket dapat dibuat dari campuran bermacam-

macam sisa bahan organik antara lain sekam padi, tempurung biji jarak, serbuk gergaji, sabut kelapa, tempurung kelapa (sudah diarangkan), jerami, bottom ash, bungkil jarak pagar, eceng gondok, kulit kacang, kulit kayu dan lain-lain. Dalam pembuatan biobriket memerlukan bahan pengikat. Bahan pengikat organik yang bisa digunakan antara lain kanji, aspal, molasses, parafin dan lain-lain (Sri Murwanti, 2009).

Penggunaan biobriket diyakini dapat bersaing dengan briket batu bara tentunya dengan berbagai persyaratan. Penggunaan batubara memang secara adhoc mampu mengatasi masalah harga BBM yang mahal. Namun dalam jangka panjang, jika polusi udara maupun darat (sisa pembakaran) tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Memang nilai kalor dari biobriket lebih rendah dari batu bara, tetapi jika dilihat dari aspek polusinya jauh lebih rendah dibandingkan polusi dari pembakaran batu bara, karena biobriket juga mempunyai kadar sulfur yang rendah (kurang dari 1%).

Kualitas briket yang dihasilkan menurut standard mutu Inggris dan Jepang dapat dilihat pada table 2.6. Sebagai data pembanding, sehingga dapat diketahui kualitas briket yang dihasilkan dalam penelitian ini. (Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1994)

F. Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Briket

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas briket diantaranya lama Pembakaran briket, kadar air, nilai kalor dan kuat tekan. Berikut ini adalah penjelasannya.

1. Lama Pembakaran Briket

Lama waktu pembakaran dipengaruhi oleh struktur bahan, kandungan karbon terikat dan tingkat kepadatan bahan. Jika briket memiliki kandungan senyawa *volatile* (zat yang mudah menguap) yang tinggi, maka briket akan mudah terbakar dengan kecepatan pembakaran tinggi. (Jamilatun, 2008).

2. Senyawa Volatile

Kandungan Zat Terbang (Volatile matter) Zat terbang terdiri dari gas-gas yang mudah terbakar seperti hidrogen (H_2), karbon monoksida (CO), dan metana (CH_4), tetapi kadang-kadang terdapat juga gas-gas yang tidak terbakar seperti CO_2 dan H_2O . Volatile matter adalah bagian dari briket yang akan berubah menjadi zat yang terbang atau menguap (produk) bila briket tersebut dipanaskan tanpa udara pada suhu lebih kurang $95^\circ C$. Untuk kadar volatile matter $\pm 40\%$ pada pembakaran akan memperoleh nyala yang panjang dan akan memberikan asap yang banyak. Sedangkan untuk kadar volatile matter rendah antara 15 – 25% lebih disenangi dalam pemakaian karena asap yang dihasilkan sedikit (J. Pranata, 2007). Senyawa volatile adalah sejumlah zat yang terdapat pada sebuah senyawa dimana kecenderungannya untuk menguap (zat yang mudah menguap). Menurut (hendra djedi, 2014) terlihat bahwa kadar zat menguap briket arang berkisar antara 13,45 – 19,89%. Kadar zat menguap terendah (13,45%) terdapat pada briket arang dari campuran bambu dan sabut kelapa, sedangkan kadar zat menguap tertinggi (19,89%) terdapat pada briket arang dari campuran kayu dan tempurung kelapa. Tinggi rendahnya kadar zat menguap briket arang yang dihasilkan dipengaruhi oleh

jenis bahan baku, sehingga perbedaan jenis bahan baku berpengaruh nyata terhadap kadar zat menguap briket arang. Kandungan kadar zat menguap yang tinggi akan menimbulkan asap yang lebih banyak pada saat briket arang dinyalakan, hal ini disebabkan oleh adanya reaksi antara karbon monoksida (CO) dengan turunan alkohol yang ada pada arang (Hendra dan Pari, 2000).

Perhatikan table berikut:

Tabel 2.4.Sifat arang dari kayu, bambu, sabut kelapa dan tempurung kelapa

No	Sifat (<i>Properties</i>)	Kayu (<i>Wood</i>)	Bambu (<i>Bamboo</i>)	Sabut kelapa (<i>Coconut husks</i>)	Tempurung kelapa (<i>Coconut shell</i>)
1.	Rendemen (<i>Yield</i>), %	22,42	21,67	14,81	23,07
2.	Kadar air (<i>Moisture content</i>), %	0,39	2,52	1,56	2,53
3.	Kadar abu (<i>Ash content</i>), %	2,77	5,75	10,37	1,72
4.	Kadar zat mudah menguap (<i>Volatile matter</i>), %	23,01	23,00	22,11	23,09
5.	Kadar karbon terikat (<i>Fixed carbon</i>), %	74,22	71,23	67,52	75,09
6.	Nilai kalor (<i>Calor value</i>), kal/g	5945	5785	5267	6184

(Sumber : Hendra Djedi, 2014)

3. Karbon Terikat

Karbon adalah sejumlah karbon atau banyaknya karbon (%) yang ada. Kadar karbon terendah dihasilkan oleh briket arang dari sabut kelapa (67,17%), sedangkan kadar karbon terikat tertinggi terdapat pada briket arang dari tempurung kelapa (75,75%). Berdasarkan perhitungan sidik ragam memperlihatkan bahwa faktor jenis bahan baku berpengaruh sangat nyata terhadap kadar karbon terikat briket arang yang dihasilkan. Adapun standar kualitas briket arang Jepang (60 – 80 %), Amerika (58 %), dan

sebagian kualitas briket arang Inggris (75%). Jika dibandingkan dengan kualitas briket arang dari Indonesia (78,35 %). (Hendra Djedi, 2014).

4. Nilai Kalor

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gandhi, 2010, hasil uji nilai kalor briket arang tongkol jagung dan bahan perekat, yaitu semakin banyak komposisi perekat, nilai kalornya semakin rendah. Ini dikarenakan bahan perekat memiliki sifat termoplastik serta sulit terbakar dan membawa lebih banyak air, sehingga panas yang dihasilkan terlebih dahulu digunakan menguapkan air dalam briket, walaupun nilai kalor arang tongkol jagung murni cukup tinggi, yaitu sebesar 5.601,55 kal/gram. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa (tanpa tahun) yaitu penambahan bahan limbah pertanian akan meningkatkan nilai kalor. Semakin tinggi nilai kalor, semakin baik kualitas briket yang dihasilkan. Semakin besar nilai kalor maka kecepatan pembakaran semakin lambat (Sulistyanto, 2008). Berikut ini tabel 2.5 nilai kalor dari beberapa jenis briket yang telah diteliti oleh Jamilatun (2008).

Tabel 2.5. Nilai kalor dari beberapa jenis briket

Lama waktu pendidihan (menit)	Nilai Kalor (kal/g)	Jenis Nyala api
7,19	5.780	Besar
6,19	5.479	Besar
5,15	3.073	Besar
5	6.158	Sedang
5,01	6.058	Sedang
5	5.351	Besar
8	3.583	Sedang

(sumber: Jamilatun, 2008)

5. Kadar Abu (Hasil Pembakaran)

Abu dalam hal ini merupakan bagian yang tersisa dari hasil pembakaran briket. Salah satu penyusun abu adalah silika, pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kalor briket arang yang dihasilkan. Jika bahan pembuatan briket dikarbonisasi terlebih dahulu, maka semakin banyak penambahan bahan dalam komposisi, maka nilai kadar abu briket yang dihasilkan akan semakin rendah. Ini disebabkan kandungan yang terdapat dalam bahan banyak yang terbang pada proses karbonisasi. (Gandhi, 2010)

Penentuan kadar abu dilakukan untuk setiap perlakuan pada setiap kali ulangan. Contoh uji diletakkan 5 gr bahan ke dalam cawan kemudian dimasukkan kedalam tungku pengabuan dan dibakar secara perlahan selama 4 jam sampai suhu pembakaran akhir 580 – 6000 C sehingga semua karbon hilang, dinginkan cawan beserta isinya kedalam desikator kemudian ditimbang untuk mendapatkan kadar abu. Besar kadar abu dihitung dengan rumus :

$$\text{Kadar abu} = \frac{\text{massa sisa abu (g)}}{\text{massa kering briket}} \times 100 \% \quad (1)$$

6. Kadar Air

Kadar air briket berpengaruh terhadap nilai kalor. Semakin sedikit kadar air dalam briket, maka semakin tinggi nilai kalornya (Santosa, tanpa tahun). Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Gandhi, 2010) yaitu semakin tinggi komposisi perekat maka nilai kalornya semakin rendah dan kadar airnya yang

dihasilkan semakin tinggi pula, tetapi berat jenis dan kepadatan energi yang dihasilkan akan semakin rendah. (Munthe ginta,2015)

Tabel 2.6. Kualitas mutu briket arang

Jenis analisa	Briket arang			
	Inggris	Jepang	Amerika	Indonesia
Kadar air (%)	3,59	6 – 8	6,2	7,57
Kadar abu (%)	5,9	3 – 6	8,3	5,51
Nilai kalor (kal/gr)	7289	6000 – 7000	6230	6814,11

(Sumber: Departemen Kehutanan dan Perkebunan,1994).

G. Integrasi keislaman yang berkaitan dengan briket sebagai sumber energi

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran agama islam menempati posisi sentral, baik dalam pengembangan maupun sebagai inspiratory untuk mengatur pergerakan umat islam selama beberapa abad belakangan ini. Al-Qur'an juga merupakan wahyu paripurna yang kebenarannya bersifat absolut dan mutlak, sehingga menjadi petunjuk dalam mengatur totalitas kehidupan dimuka bumi. Alam semesta telah diciptakan dalam keteraturan yang sangat menakjubkan. Setiap benda langit memiliki peranan dan fungsi masing-masing dengan kata lain tidak ada sesuatu yang diciptakan tanpa memiliki manfaat. Seperti limbah pertanian yang merupakan biomassa yang dapat diubah menjadi bahan bakar yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Allah berfirman dalam QS. Ar-Rum/30:41

بَعْضٌ لِيُذِيقَهُمُ النَّاسِ أَيْدِي كَسَبَتِ مِمَّا وَالْبَحْرِ الْبَرِّ فِي الْفَسَادِ ظَهَرَ
يَرَجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَعْمَلُوا الَّذِي

Terjemahnya : *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada*

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Kementerian Agama Republik Indonesia).

Kandungan Ayat, Perintah Allah kepada manusia agar melestarikan alam dan lingkungannya karena telah diatur oleh yang maha kuasa. Penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di darat dan di laut adalah akibat ulah atau perbuatan manusia, oleh karena itu hendaklah manusia menghentikannya mau kembali ke jalan yang benar yaitu dengan menggantikannya dengan perbuatan yang baik.

Menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahhak, As-Saddi serta lain-lainnya dalam tafsir Ibnu Qatsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan istilah *al-barr* dalam ayat ini ialah padang sahara, dan yang dimaksud dengan istilah *bahr* dalam ayat ini ialah kota-kota besar dan semua kota lainnya.

Zaid ibnu Rafi dalam tafsir Ibnu Qatsir, mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: *Telah tampak kerusakan.* (Qs. Ar-Rum: 41) Yakni dengan terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbullah paceklik, sedangkan yang dimaksud dengan *al-bahr* ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat dan didukung oleh kebanyakan ulama, serta diperkuat oleh apa yang dikatakan oleh Muhammad ibnu Ishaq di dalam kitab *Sirah-nya* yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw. pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan *jizyah* atas *bahr-nya*, yakni negerinya.

Al-qur-an sebagai pegangan dan pedoman hidup umat manusia adalah bukti keEsa-an Allah swt. Setiap perumpamaan yang Allah ungkapkan melalui kalamullah adalah agar manusia mau berfikir. Berfikir disini adalah dalam hal menemukan hal-hal tersirat yang telah dijelaskan didalamnya, diantara perumpamaan olehnya adalah perumpamaan tentang energi yang ada di bumi, dimanakita ketahui arah pengembangan energi, yakni yang berasal dari pepohonan, seperti rerumputan, tanaman merambat dan sebagainya. Tentu banyak hikmah dan keuggulan tentang sumber energi dari pohon hijau karena Allah Maha Pencipta, Pengusa, Pengatur, dan Pemelihara alam semesta ini yang mengisyaratkan. Energi fosil yang kita gunakan saat ini juga berasal dari tumbuh-tumbuhan dari juta tahun yang lalu. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Firman Allah dalam QS. Yaasiin/36:80 .

تُوقَدُونَ مِنْهُ أَنْتُمْ فَإِذَا نَارًا أَلَّا خَضِرَ الشَّجَرِ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِي

Terjemahnya : *“Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, Maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu”. (Kementerian Agama Republik Indonesia).*

(Yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kalian) yakni segolongan umat manusia (dari kayu yang hijau) yakni kayu pohon marakh dan Affar atau semua jenis pohon selain pohon anggur (api, maka tiba-tiba kalian api dari kayu itu) kalian membuat api ari padannya. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang mati. Karena sesungguhnya di dalam kayu yang hijau itu terhimpun antara air, api, dan kayu maka air tidak

dapat memadamkan api dan api tidak membakar kayu. (Tafsir Scientific Al Jalalain).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir Tuhanlah yang menciptakan pohon ini dari air sejak semula hingga menjadi pohon yang hijau lagi segar berbuah dan dapat dituai buahnya, kemudian dia mengembalikannya hingga jadilah ia kayu yang kering dan dapat dijadikan sebagai kayu bakar. Dia Maha berbuat terhadap apa yang dikehendaki-Nya, lagi Mahakuasa terhadap apa yang diinginkan-Nya, tiada sesuatu pun yang dapat mencegah-Nya.

Qatadah dalam Tafsir Ibnu Katsir mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya: yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu. (Yaasiin: 80) Bahwa Tuhan Yang mengeluarkan api dari pohon itu mampu mengembalikannya hidup kembali. Menurut pendapat lain, makna yang dimaksud ialah pohon *marakh* dan *'ifar* yang tumbuh di tanah Hijaz. Orang yang tidak mempunyai pemantik api bisa saja mengambil dua buah tangkai yang masih hijau dari masing-masing pohon itu, lalu menggesekkan yang satu dengan yang lainnya, maka timbullah api dari keduanya, sama saja dengan menyalakan api memakai pemantik api. Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. (Tafsir, 2013)

Ayat lain yang membahas dan menjelaskan tentang perumpamaan energi yang berasal dari alam terdapat dalam QS. Al-Waaqi'ah/56:71

تُورُونَ النَّارَ فَأَنْفَرَّتْ

Terjemahnya :Maka Terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dengan menggosok-gosokkan kayu)". (Kementerian Agama Republik Indonesia).

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, yaitu dengan menggosok-menggosokkan kayu yang kamu ambil dari dahan pohon sebagai pematik api hingga kalian mengeluarkan api. (Tafsir, 2013)

Mengenai perintah Allah Swt dalam firmannya Qs. Al-Baqarah/2:11

﴿مُصَلِّحُونَ خَلْقًا إِنَّمَا قَالُوا لَا أَرِضُ فِي تَفْسِدُوا وَلَا لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا

Terjemahnya : *Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi[24]". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan." [24] Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi bukan berarti kerusakan benda, melainkan menghasut orang-orang kafir untuk memusuhi dan menentang orang-orang Islam. (Depag, 2004: 4).*

Dan hadist Rosulullah menjelaskan “Sesungguhnya Allah itu baik, menyukai kehaikan. Allah itu bersih dan menyukai kebersihan. Allah itu mulia dan menyukai kemuliaan. Maka, bersihkan halaman rumahmu dan lingkunganmu (HR. Al-Hakim).

Sehubungan dengan hal, pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah (limbah pertanian). Terkait dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Qashash /28:77

﴿كَمَآ وَآحْسِنَ الدُّنْيَا مِنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا آخِرَةَ الدَّارِ اَللّٰهُ اَتَنَّاكَ فِى مَا وَآبَتَغِ
 اَلْمُفْسِدِيْنَ تَحِبُّ لَا اَللّٰهُ اِنَّ اَلْاَرْضَ فِى الْفَسَادِ تَبَغِ وَلَا اِلَيْكَ اَللّٰهُ اَحْسِنَ

Terjemahnya :*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*

(Dan carilah) upayakanlah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian) berupa harta benda (kebahagiaan negeri akhirat) seumpamanya kamu menafkahkan di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan duniawi) yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat (dan berbuat baiklah) kepada orang-orang dengan bersedekah kepada mereka (sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat) mengadakan (kerusakan di muka bumi) dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan) maksudnya Allah pasti akan menghukum mereka. (Tafsir Jalalain)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Waktu

Waktu melaksanakan penelitian ini mulai 20 Agustus – 30 Desember 2018.

2. Tempat

Penelitian ini dilakukan di:

- a. laboratorium kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- b. PT. Semen Tonasa II dan III, kabupaten Pangkep
 1. Biro pengendalian Mutu II dan III
 2. Laboratorium kimia
 3. Laboratorium Quality
- c. Perumahan pondok belawa

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Gelasukur
- b. Oven sharp
- c. Plat penyangga
- d. *Furnace* (tanur)
- e. Baskom

- f. Neraca digital 2 digit
 - g. Ayakan (*Sieve Shaker*)
 - h. Alat pencetak briket (press manual)
 - i. Alat uji kalor (*bomb kalorimeter*)
 - j. *Moisture meter*(*Moisture Anlayzer*)
 - k. Kubus cetakan
 - l. Stopwatch
 - m. Pencapit
 - n. Kaos tangan
 - o. Cawan
 - p. Tungku drum priolisis
 - q. Aluminium foil
 - r. Korek gas
 - s. Mortar (penumbuk)
 - t. Timbangan
2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tempurung kelapa
- b. Bambu
- c. Perekat (tepung tapioka)
- d. Air secukupnya
- e. Tisu
- f. Label

g. Plastik sampel

C. Prosedur Kerja

1. Preparasi sampel

Menyiapkan sampel (bambu dan tempurung kelapa), membersihkan tempurung kelapa dari sabuk yang masih melekat pada tempurung kelapa. Memotong bambu dengan ukuran 3-5 cm.

2. Proses pengeringan

Bahan baku dilakukan proses pengeringan, pengeringan bahan baku dilakukan dengan menjemurnya dibawah sinar matahari selama 3 hari dengan keseluruhan waktu yang dibutuhkan dalam satu hari berkisaran 8 jam sehingga lama proses mengeringkan sampel mentah selama 24 jam.

3. Menimbang Sampel

Setelah proses pengeringan sampel ditimbang terlebih dahulu untuk diketahui massa yang digunakan dalam penelitian ini menimbang menggunakan timbangan dengan massa masing-masing bambu dan tempurung kelapa 3,2 kg dan 5,3 kg.

4. Proses Karbonisasi

Proses pengarangan atau karbonisasi dilakukan dengan dua kali proses pengarangan yaitu sebagai berikut :

- a. menggunakan drum pengarangan, pembakaran dilakukan selama 4 jam untuk bambu dan 5 jam untuk tempurung kelapa. Proses ini dilakukan bertujuan untuk mengarangkan sampel dengan suhu berkisaran 300°C - 500° C.

1. Sampel dipisahkan antara bambu dengan tempurung kelapa, sebelum memulai proses pembakaran sedikan terlebih dahulu bahan bakar untuk pembakaran (kayu).
2. Setelah itu masukkan sampel (tempurung kelapa) kedalam drum pembakaran setelah memasukkan sampel.
3. Kemudian menutup drum pembakaran menggunakan pengunci drum yang telah disediakan sebelumnya.
4. Setelah api menyala dengan bahan bakar yang telah tersedia drum diputar menggunakan pemutar drum. Memutar drum sehingga proses pembakaran sampel merata dan dihasilkan proses karbonisasi yang baik melakukannya selama 5 jam.
5. Mendinginkan sampel selama 1-2 jam, karena ketika sampel dikeluarkan sebelum didinginkan maka sampel dapat terbakar habis karena terkontaminasi dengan oksigen (udara) yang dapat mengakibatkan sampel menjadi abu.
6. Mengulangi point ke-1 sampai point ke-5 untuk sampel bambu.
7. Menimbang sampel yang telah menjadi karbon dengan dua kali menimbang sampel bambu dan tempurung kelapa.
8. Setelah menimbang sampel, tahapan selanjutnya adalah mengeringkan sampel menggunakan oven sharp dengan masing masing bambu dan tempurung kelapa 6 jam dan 8 jam, guna untuk menghilangkan senyawa volatil yang ada pada sampel.
9. Mengeringkan sampel dengan suhu (temperatur) 115 °C.

- b. menggunakan *furnace*, pengurangan tahap kedua ini bertujuan untuk mengontrol suhu pengurangan demi mendapatkan hasil yang lebih optimum dimana pada proses karbonisasi suhu berpengaruh untuk mendapatkan nilai kalor yang lebih tinggi. Proses karbonisasi dengan *furnace* diberikan dua perlakuan yang berbeda (suhu) pada bahan baku.
1. Sampel tempurung kelapa, temperatur yang digunakan pada proses karbonisasi adalah 550 °C dengan lama waktu karbonisasi 2,5 jam. Tetapi sebelum memasukkan dalam *furnace* memasukkan sampel kedalam cawan, dengan jumlah cawan yang ada berjumlah enam buah.
 2. Setelah semua cawan terisi penuh. Memasukkan semua cawan kedalam oven sharp untuk mengeringkan sampel dengan temperatur 115 °C selama 1 jam. Melakukan kegiatan ini sampai semua sampel telah dimasukkan kedalam *furnace* karena banyaknya sampel yang dapat masuk kedalam *furnace* hanya enam buah cawan.
 3. Kemudian sampel yang berada dalam *furnace*, Menyalakan alat dengan menekan tombol ON dan mengatur temperatur karbonisasi 550°C dengan durasi karbonisasi 2,5 jam.
 4. Setelah proses karbonisasi selesai untuk semua sampel (tempurung kelapa) tahapan selanjutnya adalah mendinginkan sampel.
 5. Mengulangi kegiatan pada point ke-1 sampai point ke-4 untuk sampel bambu tetapi menggunakan temperatur yang berbeda yaitu, 400°C dengan durasi karbonisasi 2 jam.

5. Mengaluskan sampel

- a. memasukkan sampel (arang temprung kelapa) ke dalam mortar (alat penumbuk), setelah itu mengulek sampel sampai halus.
- b. Setelah sampel telah halus masukkan sampel kedalam toples.
- c. Mengulek semua sampel dan menampungnya pada toples yang disediakan.
- d. Mengulangi kegiatan pada poin a sampai poin c untuk sampel (arang bambu).

6. Mengayak sampel

- a. mengayaknya menggunakan *Sieve Shaker*, pengayakan bermaksud untuk menghasilkan serbuk yang halus dengan ukuran yang diinginkan (40 mesh, 100 mesh, dan 170 mesh).
- b. Mengambil ayakan berukuran 40 mesh, 100 mesh dan 170 mesh.
- c. Menggunakan ayakan 40 mesh terlebih dahulu, mengisi wadah ayakan dengan sampel yang telah halus.
- d. Terus menyimpan ayakan pada alat, setelah itu menguncinya agar ayakan tidak bergeser pada saat proses mengayak.
- e. Kemudian menyalakan *Sieve Shaker*, mengatur amplitudo ke 20 dan menekan tombol on untuk mengayak dengan durasi 20 menit.
- f. Setelah proses mengayak selesai, menyimpan hasil ayakan pada setiap ukurannya.
- g. Melakukan kegiatan pada poin b sampai poin f untuk ukuran partikel 100 mesh dan 170 mesh.

7. Menimbang sampel
 - a. Menimbang sampel sesuai dengan ukuran partikelnya dan variasi komposisinya.
 - b. Menyalakan neraca digital dua digit, menyimpan wadah diatas timbangan.
 - c. Mengkalibrasi neraca digital sehingga menunjukkan angka 0.00, setelah itu menyimpan sampel pada wadah menggunakan sendok.
 - d. Mencatat hasil penimbangan pada tabel.
 - e. Melakukan kegiatan tersebut untuk semua ukuran partikel dan variasi komposisinya.
 - f. Untuk variasi komposisi bambu dan tempurung kelapa dapat dilihat pada tabel 3.1. Dengan massa total bahan baku tiap sampelnya sebanyak 30 gram.

Tabel 3.1. Variasi komposisi arang tempurung kelapa dan arang bambu.

Bahan Baku			
Ukuran Partikel	Variasi Komposisi		
	Arang bambu (%)	Arang tempurung kelapa (%)	Banyaknya Sampel
40 mesh	40	60	3
	30	70	3
	20	80	3
	10	90	3
100 mesh	40	60	3
	30	70	3
	20	80	3
	10	90	3
170 mesh	40	60	3
	30	70	3
	20	80	3
	10	90	3
Jumlah			36

- g. Menimbang bahan perekat (tepung tapioka) dengan massa 3 gram, sebanyak 36 kali penimbangan dengan melihat tabel 3.2.
- h. Menimbang bahan perekat menggunakan neraca digital dua digit.

Tabel 3.2. Massa dan jumlah bahan perekat (tepung tapioka)

Bahan Perekat				
Ukuran Partikel	Arang bambu (%)	Arang tempurung kelapa (%)	Massa perekat (gram)	Jumlah sampel
40 mesh	40	60	3	3
	30	70	3	3
	20	80	3	3
	10	90	3	3
100 mesh	40	60	3	3
	30	70	3	3
	20	80	3	3
	10	90	3	3
170 mesh	40	60	3	3
	30	70	3	3
	20	80	3	3
	10	90	3	3
Jumlah			36	36

8. Pencampuran

Bahan baku dengan massa 30 gram, bahan perekat 10% (3 gram) dari massa bahan baku dengan menggunakan air sebanyak 20 ml (mililiter). Kemudian mencampur dengan arang yang telah diayak (halus) dan ukuran yang dimaksud (40 mesh, 100 mesh dan 170 mesh) sampai membentuk semacam adonan. Bahan perekat ini dimaksudkan agar briket tidak mudah pecah ketika dibakar. Pencampuran dilakukan dengan dengan variasi komposisi pada tabel 3.1.

9. Pencetakan

Bahan-bahan yang telah tercampur secara merata kemudian dilakukan pencetakan adonan. Bentuk cetakan yang digunakan adalah besi berbentuk kubus dengan ukuran panjang 6 cm dan lebar 5 cm. Caranya adalah adonan dimasukkan ke dalam cetakan, kemudian mencetakan atau dikempa hingga mampat menggunakan alat press manual.

10. Pengeringan

Briket yang telah tercetak kemudian mengeringkannya, agar briket cepat menyala, kandungan air juga pada proses pengadonan dapat berkurang dan tidak berasap. Mengeringkan sampel menggunakan oven Sharp dengan suhu 110 °C selama 20 jam.

D. Pengujian Briket/Uji Kualitas

Uji karakteristik yang dilakukan dalam penelitian ini, uji sifat fisika yang meliputi lama pembakaran (menit), kadar air (%) dan nilai kalor (kal/gr).

1. Pengujian Nilai Kalor

Pengujian nilai kalor yang terkandung pada briket dengan menggunakan alat *bomb kalorimeter*. Jumlah kalor diukur dalam kalori dan dihasilkan apabila mengoksidasi suatu briket dengan sempurna di dalam suatu *bomb kalorimeter* disebut energi total dari briket. Karena kapasitas maksimum cawan *bombkalorimeter* adalah 1 gram, maka berat sampel yang diuji tidak boleh lebih dari berat tersebut. *Bomb kalorimeter* yang digunakan juga harus dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian menyalakan alat. Nilai kalor sampel akan diketahui dengan membaca setiap kenaikan temperatur air yang ada di dalam faket *bomb*

kalorimeter, panjang kawat yang terbakar dan sisa sampel bila ada. Data temperatur diambil setiap menitnya. Untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

Cara pengujian nilai kalor briket arang tempurung bambu dan bambu adalah sebagai berikut :

- a. Hidupkan *bomb calorimeter* (ON) dan tekan tombol F1 untuk mengaktifkan pompa, pemanas dan mengalirkan air pendingin (dibutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menstabilkan suhu jaket, ditandai lampu control telah menyala)
- b. Ditimbang dengan teliti sejumlah sample (sesuai kapasitas mangkok *bomb calorimeter*) yang akan diukur nilai kalorinya.
- c. Masukkan sample tersebut ke dalam mangkok *bomb calorimeter*.
- d. Hubungkan seutas kawat dengan panjang tertentu antara kedua ujung *katoda/anoda* dengan sampel.
- e. Masukkan mangkok yang berisi sampel tersebut ke dalam silinder aluminium dan tutup rapat.
- f. Alirkan gas (N_2) ke dalam silinder tersebut hingga penuh (pada tekanan tertentu), alat ini akan bekerja secara otomatis.
- g. Masukkan silinder yang berisi sampel tersebut ke dalam bak *bomb calorimeter* yang sebelumnya telah diisi air suling 2 liter (2000 gram), lalu tutup dengan rapat *bomb calorimeter*.
- h. Inputkan data-data berupa berat sampel dan panjang (massa) kawat
- i. Memulai pembakaran dengan menekan tombol mulaidengan durasi (sekitar 20 menit). Setelah pembakaran sempurna, alat akan secara otomatis

memberikan *preliminary report* yang dapat mencetak melalui komputer yang telah disiapkan.

- j. Buka penutup bak, keluarkan silinder sampel dan keluarkan mangkok sampel dari silinder.
- k. Ukur sisa kawat yang terlilit di ujung *katoda/anoda* yang tidak terbakar
- l. Residu yang kemungkinan mengandung asam di dalam silinder dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer (gunakan pembilas air suling) untuk kemudian dititrsi menggunakan natrium karbonat 0,0709 N (3,76 gr Na_2CO_3 dilarutkan dalam 1 liter air suling). Gunakan indikator *metil-orange*. Bisa juga dititrsi menggunakan larutan basa NaOH atau KOH.
- m. Inputkan data-data panjang sisa kawat dan konsentrasi asam hasil titrasi, maka sesaat kemudian secara otomatis alat *bomb kalorimeter* akan memberikan *final report* berupa hasil akhir sebagai hasil koreksi, yang dapat dicetak melalui printer yang telah disiapkan.
- n. Akhiri penggunaan alat dengan menekan tombol off (untuk memutuskan arus listrik).

2. Pengujian Lama Pembakaran

Pengujian lama pembakaran dilakukan secara manual dengan menggunakan tungku briket. Dimana lama nyala api dari tiap campuran briket dinilai mana yang lebih tahan lama pembakarannya. Pengujian lama pembakaran ini dimaksudkan untuk mengetahui lama waktu yang dibutuhkan untuk briket sampai habis terbakar. Setelah sampel telah menjadi abu mencatat hasil yang diterapkan pada *Stopwatch*.

- a. Menyediakan sampel yang telah dicetak ukuran partikel 40 mesh, 100 mesh dan 170 mesh, menyediakan tungku pembakaran dan korek api.
- b. Kemudian menyimpan briket ukuran 40 mesh diatas tungku pembakaran dengan memberikan label sesuai dengan ukuran partikel dan variasi komposisinya, guna untuk membedakan sampel pada saat pengujian.
- c. Menyediakan dan menyalakan laptop, membuka aplikasi *stopwatch*, kemudian menyalakan briket menggunakan korek gas dan pada saat bersamaan tekan tombol *start* pada *Stopwatch*.
- d. Menunggu sampai briket habis terbakar, kemudian mencatat hasil pengujian pada tabel.
- e. Mengulangi kegiatan point b sampai point d, untuk variasi komposisi yang lain dan ukuran partikel 100 mesh dan 170 mesh.

3. Kadar Air

- a. Prinsip *Moisture analyzer* Kehilangan bobot setelah dikeringkan, dihitung sebagai kadar air yang dinyatakan dalam persen (%).
- b. Mengambil briket dengan variasi komposisi dan ukuran partikel 40 mesh, 100 mesh dan 170 mesh.
- c. Kemudian mengaluskan sampel, setelah itu menimbang terlebih dahulu ukuran partikel 40 mesh.
- d. menimbang sampel 5 – 10 gram ke dalam wadah *moisture analyzer*.
- e. menekan tombol start untuk memulai proses pengeringan.
- f. menunggu hingga proses selesai atau lampu alat sudah mati (± 2 menit)
- g. mencatat % H₂O yang tertera pada alat.

- h. Menghitung nilai kadar air (%) dengan menginput nilai pada monitor(HA) dan memasukkan kedalam persamaan:

$$\% \text{H}_2\text{O} = 100\% - \text{HA}$$

Ket : H_2O = Kadar Air (%)


HA = Hasil Administrator pada Alat yang tertera pada monitor *moisture analyzer* (%).

- i. Mengulangi kegiatan pada poin b sampai poin h, untuk ukuran partikel 100 mesh dan 170 mesh.

E. Tabel Pengamatan

Tabel 3.3. Pengamatan dari pengujian briket

Ukuran Partikel	Variasi komposisi		Nilai kalor (kal/gram)	Lama pembakaran (menit)	Kadar air (%)
	Arang bambu (%)	Arang tempurung kelapa (%)			
40 mesh	40	60			
	30	70			
	20	80			
	10	90			
100 mesh	40	60			
	30	70			
	20	80			
	10	90			
170 mesh	40	60			
	30	70			
	20	80			
	10	90			

F. Bagan Alir

G. Jadwal Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Desember 2018

dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan						
	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Studi literatur/penyusunan proposal							
Pembuatan briket dengan variasi komposisi dan ukuran partikel							
Pengujian karakteristik briket berdasarkan variasi komposisi dan ukuran partikel							
Analisa data							
Penyusunan Skripsi							

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium kimia analitik jurusan kimia fakultas sains dan teknologi universitas islam negeri alauddin makassar dan PT. Semen Tonasa II dan III pengendalian mutu laboratorium kimia. Pengambilan sampel di Pattalassang (bambu) dan rommang polong (tempurung kelapa). Dengan massa sampel masing-masing bambu dan tempurung kelapa 3.2 kg dan 5.3 kg.

Selanjutnya melakukan preparasi sampel yaitu dengan cara mengeringkan sampel dibawah sinar matahari selama 3 hari dengan masing-masing lama waktu penjemuran selama 8 jam setiap harinya sehinggakadar airnya berkurang, melakukan proses karbonisasi dengan menggunakan dua tahapan yaitu dengan menggunakan drum priolisis dan menggunakan *furnace* (tanur), lalu menghaluskan sampel ke ukuran partikel 40 mesh, 100 mesh dan 170 mesh. Setelah itu menimbang sampel sesuai dengan variasi komposisi. Mencampur bahan baku dan bahan perekat dan mencetaknya menggunakan alat press manual. Dan terakhir mengeringkan sampel sehingga kadar air pada saat proses pencampuran dan pencetakan berkurang sehingga ada saat pengujian briket yang dihasilkan mudah terbakar. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil pengujian briket

Ukuran Partikel	Variasi komposisi		Nilai kalor (kal/gram)	Lama pembakaran (menit/32gr)	Kadar air (%)
	Arang bambu (%)	Arang tempurung kelapa (%)			
40 mesh	40	60	6367.2078	173.98	5.90
	30	70	6442.7523	183.55	5.93
	20	80	6858.2125	155.53	3.80
	10	90	7110.7288	185.00	4.82
100 mesh	40	60	6420.1932	193.15	6.06
	30	70	6691.2656	199.55	6.28
	20	80	6689.8937	205.70	5.67
	10	90	6649.3692	213.05	5.98
170 mesh	40	60	6761.4687	203.90	4.58
	30	70	6979.7895	209.93	5.39
	20	80	6996.3032	212.80	5.14
	10	90	6888.1801	229.00	4.18

Dari hasil pengujian pengaruh variasi komposisi terhadap kualitas briket


1. Perbandingan sampel bambu dan tempurung kelapa 40%:60% adalah A
2. Perbandingan sampel bambu dan tempurung kelapa 30%:70% adalah B
3. Perbandingan sampel bambu dan tempurung kelapa 20%:80% adalah C
4. Perbandingan sampel bambu dan tempurung kelapa 10%:90% adalah D

B. Pengaruh variasi komposisi terhadap kualitas briket

1. Hubungan variasi komposisi terhadap nilai kalor briket

Tabel 4.2. Hasil pengujian kalor untuk variasi komposisi

Komposisi	40 Mesh	100 Mesh	170 Mesh
A	6.367,21kal/gram	6.420,19kal/gram	6.761,47kal/gram
B	6.442,75kal/gram	6.691,27kal/gram	6.979,79kal/gram
C	6.858,21kal/gram	6.689,89kal/gram	6.996,30kal/gram
D	7.110,73kal/gram	6.649,37kal/gram	6.888,18kal/gram



Grafik 4.1. Hubungan variasi komposisi terhadap nilai kalor


Hubungan variasi komposisi terhadap nilai kalor diperoleh yaitu nilai kalor terendah pada komposisi A dengan nilai 6.367,21 kal/gram dan nilai tertinggi terdapat pada komposisi D dengan nilai 7.110,73 kal/gram. Pada standarisasi mutu kualitas briket indonesia berkisaran 6814,11 kal/gram dengan standarisasi ini dapat dilihat nilai tertinggi yang diperoleh telah memenuhi standar mutu indonesia dan bahkan hampir mencapai stadarisasi mutu briket

Inggris 7.289 kal/gram. Komposisi D dengan perbandingan tempurung kelapa dengan arang bambu (27 gram dan 3 gram). Pada data yang dihasilkan pengaruh variasi komposisi tidak berakaitan karena data yang diperoleh mengalami fluktuasi pada nilai kalor tidak konstan naik maupun turun paada variasi yang berbeda. Alasan yang melatar belakangi nilai kalor tertinggi didapatkan pada komposisi D (10% dan 90%) karena suhu pengarangan yang berbeda yang masingmasing 400 ° C dan 550 ° C, hal ini di buktikan darihasil penelitian yang dilakukan oleh M. Tirano dan Ali Sabit, 2011. berdasarkan hasil penelitiannya semakin tinggi suhu pengarangan yang digunkan makas semakin tinggi nilai kalor yang dihasilkan yaitu pada suhu 550 ° C. Pada penelitian yang dilakukan dilahat pada tabel 4.1 semakin banayak komposisi tempurung kelapa yang digunakan maka semakin tinggi nilai kalor briket karena suhu pengarangan yang digunakan juga tinggi.

5. Hubungan variasi komposisi terhadap kadar air briket

Tabel 4.3. Hasil pengujian kadar air briket untuk variasi komposisi

Komposisi	40 Mesh	100 Mesh	170 Mesh
A	5,90%	6,06%	4,58%
B	5,93%	6,28%	5,39%
C	3,80%	5,67%	5,14%
D	4,82%	5,98%	4,18%




Grafik 4.2. Hubungan variasi komposisi terhadap kadar air briket

Hubungan variasi komposisi terhadap kadar air diperoleh bahwa kadar air terendah pada komposisi C dengan nilai 3,80 % dan nilai tertinggi terdapat pada komposisi A dengan nilai 6,06 %. Pada standarisasi mutu kualitas briket indonesia berkisaran 7,57 % dengan standarisasi ini dapat dilihat nilai tertinggi dan terendah yang diperoleh telah memenuhi standar mutu Indonesia dan bahkan nilai terendah yang diperoleh hampir mencapai standar mutu briket Inggris 3,59 %. Komposisi C dengan perbandingan tempung kelapa dengan arang bambu (24 gram dan 6 gram). Pada data yang dihasilkan pengaruh variasi komposisi tidak berakaitan karena data yang diperoleh mengalami fluktuasi pada kadar air tidak konstan naik maupun turun paada variasi yang berbeda. Hanya memepengaruh nilai kalor yang diperoleh.

6. Hubungan variasi komposisi terhadap lama pembakaran briket

Tabel 4.4. Hasil pengujian lama pembakaran untuk variasi komposisi

Komposisi	40 Mesh	100 Mesh	170 Mesh
A	173,98menit/32 gr	193,15menit/32 gr	203,90menit/ 32 gr
B	183,55menit/32 gr	199,55menit/32 gr	209,93menit/32 gr
C	155,53menit/32 gr	205,70menit/32 gr	212,80menit/32 gr
D	185,00menit/32 gr	213,05menit/ 32 gr	229,00menit/32 gr

**Grafik 4.3.** Hubungan variasi komposisi terhadap lama pembakaran briket

Hubungan variasi komposisi terhadap lama pembakaran diperoleh yaitu lama pembakaran terlama pada komposisi D dengan durasi 229,00 menit/32 gr dan briket yang paling cepat habis terbakar terdapat pada komposisi C dengan durasi 155.53 menit/32 gr. Berdasarkan grafik 3, menyatakan semakin banyak komposisi tempurung kelapa pada bahan baku briket yang digunakan maka durasi yang dibutuhkan semakin lama, begitupun sebaliknya durasi pembakaran semakin cepat terbakar. Hal yang mendasari lama pembakaran dipengaruhi oleh bahan

baku yang digunakan karena disebabkan oleh kerapatan massa, senyawa volatile dan karbon terikat (*fixed carbon*), karena hal inilah menyebabkan durasi pembakaran untuk variasi tempurung kelapa yang lebih banyak dihasilkan durasi pembakaran yang lebih lama di bandingkan dengan variasi bambu.


Pada komposisi A diperoleh kualitas terbaik (terlama) pada ukuran partikel 170 mesh dengan durasi 203,90 menit/32 gr dan kualitas terendah pada ukuran partikel 40 mesh dengan durasi 173,98 menit/32. Pada komposisi B kualitas terbaik juga diperoleh pada ukuran partikel 170 mesh dengan durasi 209,93 menit/32 gr dan kualitas terendah diperoleh pada ukuran partikel 40 mesh dengan durasi 183,55/32 gr menit. Pada komposisi C kualitas terbaik diperoleh pada ukuran partikel 170 mesh dengan durasi 212,80 menit/32 gr dan kualitas terendah diperoleh pada ukuran partikel 40 mesh dengan durasi 155,53 menit/32 gr. Pada komposisi D kualitas terbaik briket diperoleh pada ukuran 170 mesh dengan durasi 229,00 menit/32 gr dan kualitas terendah diperoleh pada ukuran partikel 40 mesh dengan durasi 185,00 menit/32 gr.

C. Pengaruh Ukuran Partikel Terhadap Kualitas Briket

1. Hubungan ukuran partikel terhadap nilai kalor briket

Tabel 4.5. Hasil pengujian kalor untuk ukuran partikel

Ukuran Partikel	Komposisi A	Komposisi B	Komposisi C	Komposisi D
40 Mesh	6.367,21kal/gram	6.442,75kal/gram	6.858,21kal/gram	7.110,73kal/gram
100 Mesh	6.420,19kal/gram	6.691,27kal/gram	6.689,89kal/gram	6.649,37kal/gram
170 Mesh	6.761,47kal/gram	6.979,79kal/gram	6.996,30kal/gram	6.888,18kal/gram



Grafik 4.4. Hubungan ukuran partikel terhadap nilai kalor briket

Hubungan ukuran partikel terhadap nilai kalor briket berdasarkan grafik 4, diperoleh nilai kalor terendah pada ukuran 40 mesh komposisi A dengan nilai 6.367,21 kal/gram dan nilai tertinggi terdapat pada ukuran 40 mesh komposisi D dengan nilai 7.110,73 kal/gram. Pada standarisasi mutu kualitas briket indonesia berkisaran 6814,11 kal/gram dengan standarisasi ini dapat dilihat nilai tertinggi yang diperoleh telah memenuhi standar mutu indonesia dan bahkan hampir mencapai standar mutu briket Inggris 7.289 kal/gram. Komposisi D dengan perbandingan tempurung kelapa dengan arang bambu (27 gram dan 3 gram).


Pada ukuran partikel 40 mesh pada setiap komposisinya nilai kalor yang diperoleh semakin tinggi dimana semakin banyak campuran tempurung kelapa yang digunakan semakin tinggi nilai kalor yang diperoleh, Pada ukuran partikel 100 mesh nilai tertinggi diperoleh pada komposisi B dengan nilai kalor

6.691,27 kal/gram, dan nilai terendah diperoleh nilai 6.420,19 kal/gram, tetapi pada ukuran partikel ini tidak mempengaruhi komposisi pada setiap bahan baku yang digunakan karena berdasarkan data yang diperoleh nilai kalornya naik-turun. Pada ukuran partikel 170 mesh diperoleh nilai kalor tertinggi 6.996,30 kal/gram dan nilai terendah 6.761,47 kal/gram pada ukuran ini sama halnya pada ukuran partikel 100 mesh yang naik turun hanya saja nilai kalor yang diperoleh tidak begitu berbedah jauh.

2. Hubungan ukuran partikel terhadap kadar air briket

Tabel 4.6. Hasil pengujian kadar air briket untuk ukuran partikel

Ukuran Partikel	Komposisi A	Komposisi B	Komposisi C	Komposisi D
40 Mesh	5,90%	5,93%	3,80%	4,82%
100 Mesh	6,06%	6,28%	5,67%	5,98%
170 Mesh	4,58%	5,39%	5,14%	4,18%



Grafik 4.5. Hubungan ukuran partikel terhadap kadar air briket

Hubungan ukuran partikel terhadap kadar air briket arang tempurung kelapa dan arang bambu, berdasarkan data yang diperoleh yaitu nilai kadar air


tertinggi pada ukuran partikel 100 mesh yaitu 6,28 %, sedangkan nilai terendah pada ukuran partikel 40 mesh yaitu 3,80 %. Berdasarkan data yang diperoleh nilai kadar air (%) semuanya telah memenuhi standarisasi mutu briket Indonesia yaitu 7,57 % dan bahkan nilai terendah yang diperoleh hampir mencapai standarisasi mutu briket Inggris yaitu 3,59 %.

Pada ukuran partikel 40 mesh pada setiap komposisinya didapatkan kualitas terbaik pada komposisi C yang nilai kadar airnya 3,80 % dan kualitas yang paling rendah pada komposisi B yaitu 5,93 %. Pada ukuran partikel 100 mesh kualitas terbaik terdapat pada komposisi C dengan nilai kadar air yaitu 5,67 % dan kualitas yang paling terendah terdapat pada komposisi B yaitu 6,23 %. Pada ukuran partikel 170 mesh diperoleh nilai kadar air dengan kualitas yang terbaik pada komposisi D yaitu 4,18 % dan kualitas yang terendah pada ukuran partikel B yaitu 5,39 %. Berdasarkan data pada grafik 5, menyatakan pada semua ukuran partikel kualitas kadar air yang paling rendah terdapat pada komposisi B dengan perbandingan arang tempurung kelapa dan arang bambu 21 gram : 9 gram.

3. Hubungan ukuran partikel terhadap lama pembakaran briket

Tabel 4.7. Hasil pengujian lama pembakaran terhadap ukuran partikel

Ukuran Partikel	Komposisi A	Komposisi B	Komposisi C	Komposisi D
40 Mesh	173,98 menit	183,55 menit	155,53 menit	185,00 menit
100 Mesh	193,15 menit	199,55 menit	205,70 menit	213,05 menit
170 Mesh	203,90 menit	209,93 menit	212,80 menit	229,00 menit



Grafik 4.6. Hubungan ukuran partikel terhadap lama pembakaran briket

Hubungan ukuran partikel terhadap lama pembakaran, semakin kecil ukuran partikel maka durasi yang dibutuhkan semakin lama sedangkan semakin besar ukuran partikel maka semakin cepat durasi yang dibutuhkan briket untuk terbakar hingga habis. Berdasarkan data yang diperoleh kualitas terbaik (durasi terlama untuk briket terbakar habis) diperoleh pada ukuran 170 mesh yaitu dengan durasi 229,00 menit/32 gr sedangkan kualitas yang paling rendah (durasi tercepat briket untuk habis terbakar) diperoleh pada ukuran partikel 40 mesh yaitu dengan durasi 155,53 menit/32 gr.

Pada ukuran partikel 40 mesh kualitas terbaik diperoleh pada komposisi D dengan durasi 185,00 menit/32 gr dan kualitas terendah pada komposisi C dengan durasi 155,53 menit/32. Pada ukuran partikel 100 mesh kualitas terbaik briket pada komposisi D dengan durasi 213,05 menit/32 gr dan kualitas terendah briket pada komposisi A dengan durasi 193,15 menit/32 gr. Pada

ukuran partikel 170 mesh diperoleh kualitas terbaik diantara kualitas terbaik pada semua ukuran partikel yang ada pada grafik 4.6. kualitas terbaik pada ukuran ini diperoleh pada komposisi D dengan durasi 229,00 menit/32 gr dan kualitas terendah diperoleh pada komposisi A dengan durasi 203,90 menit/32 gr. Melihat hasil pada grafik pengaruh lama pembakaran terhadap ukuran partikel menyatakan semakin kecil ukuran partikel maka semakin lama durasi yang dibutuhkan briket habis terbakar karena ada beberapa hal yang mempengaruhi lama pembakaran briket, dimana factor yang mempengaruhi adalah kerapatan massa, senyawa volatile dan karbon terikat (*fixed carbon*), karena hal inilah menyebabkan durasi pembakaran untuk variasi tempurung kelapa yang lebih banyak dihasilkan durasi pembakaran yang lebih lama dibandingkan dengan variasi bambu. Karena ukuran partikel 170 mesh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran partikel 40 mesh dan 100 mesh, hal inilah yang membuat briket lebih rapat (kerapatan) pada saat proses pembuatan briket lebih rapat dibandingkan ukuran 40 dan 100 mesh, dimana pada proses pembakaran lama pembakaran briket yang memiliki ukuran partikel yang lebih kecil, durasi yang dibutuhkanpun lebih lama dibandingkan ukuran partikel yang memiliki ukuran lebih besar seperti ukuran partikel 100 mesh dan 40 mesh.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh variasi komposisi terhadap kualitas briket arang bambu dan tempurung kelapa, semakin banyak arang tempurung kelapa yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan briket maka semakin lama durasi pembakaran briket sehingga penggunaannya lebih awet dibandingkan dengan penggunaan arang bambu sebagai bahan baku pembuatan briket, tetapi dengan menambahkan arang bambu pada pembuatan briket dengan mengkombinasikannya dengan arang tempurung kelapa menghasilkan kualitas yang lebih baik dengan nilai kalor 7.110,73 kal /gram. Sampel D lebih lama karena banyaknya komposisi tempurung kelapa yang digunakan pada sampel pembuatan briket, dimana tempurung kelapa sendiri memiliki kandungan karbon terikat lebih besar dibandingkan dengan kadar karbon terikat bambu serta struktur penyusun dari keduanya yang berbeda. Secara fisis pun massa jenis yang dimiliki oleh tempurung kelapa lebih besar.
2. Pengaruh ukuran partikel terhadap kualitas briket arang tempurung kelapa dan arang bambu, berpengaruh pada lama pembakaran briket, Semakin kecil ukuran partikel yang digunakan (170 mesh) maka durasi yang dibutuhkan semakin lama sehingga menghasilkan kualitas briket yang baik dengan durasi 229,00 menit dengan massa briket 32 gram sedangkan semakin lebih besar ukuran partikel yang digunakan (40 mesh) maka durasi yang

terbilang cepat pada proses pembakaran briket yang tidak efisien digunakan, dari data penelitian kualitas terendah yang diperoleh pada lama pembakaran diperoleh durasi 155,53 menit. Karena ukuran partikel 170 mesh lebih kecil dibandingkan dengan 40 mesh dan 100 mesh, sehingga lama pembakarannya dipengaruhi oleh kerapatan massa briket, semakin rapat struktur penyusun briket maka durasi yang dibutuhkan untuk habis terbakar akan lebih lama.

3. SARAN

Saran yang dapat diberikan pada penelitian sebaiknya lebih memperhatikan variabel-variabel yang mempengaruhi nilai kalor dan kadar air seperti higroskopisitas briket dan suhu pada proses karbonisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan. 1998. *Membuat Briket Bio Arang*. Yogyakarta : Kanisius.
- Anonim. 1959. *Annual Book of ASTM Standards. ASTM D-5 Coal and Coke* American Society for Testing and Materials, Philadelphia.
- Badan Peneliti dan Pengembangan Kehutanan. 1994. *Pedoman Teknis Pembuatan Briket Arang*. Departemen Kehutanan : Bogor.
- BP. 2015. BP Statistical Review of World Energy 2015. *Energy Academy, Herlambang Watt University*. Diakses dari <https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statisticalreview-2015/bp-statistical-review-ofworld-energy-2015-full-report.pdf>.
- Brades, A. C. Febrina S T. 2008. *Pembuatan Briket Arang Dari Enceng Gondok Dengan Sagu Sebagai Pengikat*.
- Brades, A.C dan Tobing, F.S. 2007. *Pembuatan Briket Arang Dari Enceng Gondok (Eichornia Crasipess Solm) Dengan Sagu Sebagai Pengikat*. Jurusan Teknik kimia UNSRI: Inderalaya.
- Budi NW dkk., 2016. *Penggunaan Tongkol Jagung Dalam Meningkatkan Nilai Kalor Pada Briket*. Jurnal Integrasi Proses vol 6 Vol (1): 16-21.
- Budi, Esmar. 2011. *Pemanfaatan briket arang tempurung kelapa sebagai bahan bakar pengganti*. Jurnal fisika, 12(2).
- Chandra, A. Brades & Febrina S. Tobing, 2008. *Pembuatan Briket Arang dari Eceng Gondok dengan Sagu Sebagai Pengikat*.
- Gandhi, A. (2009). *Pengaruh Variasi Jumlah Campuran Perekat Terhadap Karakteristik Briket Arang Tongkol Jagung*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Gandhi, A. 2009. *Pengaruh Variasi Jumlah Campuran Perekat Terhadap Karakteristik Briket Arang Tongkol Jagung*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hendra dan Darmawan, 2000. *Pengaruh Bahan Baku, Jenis Perekat dan Tekanan Kempa Terhadap Kualitas Briket Arang*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan: Bogor. Dalam Nodali Ndraha. 2009. *Uji Komposisi Bahan Pembuat Briket Bioarang Tempurung Kelapa dan Serbuk*

- Kayu Terhadap Mutu yang Dihasilkan*. Departemen Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian USU: Medan.
- Hendra Djedi, 2014. *Pembuatan Briket Arang Dari Campuran Kayu, Bambu, Sabut Kelapa Dan Tempurung Kelapa Sebagai Sumber Energi Alternatif*
- Ibnu Katsir. 2013. *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Idzni Qistina dkk. 2016. *Kajian Kualitas Briket Biomassa dari Sekam Padi dan Tempurung Kelapa Jurnal Kimia VALENSI: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Kimia*, 2(2), November 2016, 136-142
- Indarti, 2001. Country Paper. *Indonesia regional seminar on commercialization of biomass technology. 4 – 8 June, Guangzhou, China*.
- Iskandar Taufik dkk, 2015. *Identifikasi Nilai Kalor dan Waktu Nyala Hasil Kombinasi Ukuran Partikel dan Kuat Tekan Pada Bio-Briket Dari Bambu*. Jurnal Teknik Kimia. 2 Vol (9).
- Jamilatun S., 2008. *Sifat – Sifat Penyalaan dan Pembakaran Briket Biomassa, briket batu bara dan Arang Kayu*. Jurnal Rekayasa proses., Vol. 2, no. 2, 2008.
- Julham Prasetya, dkk. 2015. *Pengaruh Konsentrasi Perekat Tepung Tapioka Dan Penambahan Kapur Dalam Pembuatan Briket Arang Berbahan Baku Pelepeh Aren*. Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.
- Lubis, A. dan A. Sugiyono. 1996. *Overview of Energy Planning in Indonesia. Technical Committee Meeting to Asses and Compare the Potential Rule of Nuclear Power and Other Option in Alleviating Health and Environmental Impacts Electricity Generation, 14 – 16 October, Vienna, Austria*.
- Monica CR dkk, 2012. *Pembuatan Briket Arang Dari Limbah Organik Dengan Menggunakan Variasi Komposisi Dan Ukuran Bahan*. Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia, UNS surakarta.
- Munthe Ginta. 2015. *Pemanfaatan Cangkang Kelapa Sawit Dan Limbah Kelapa Sawit (Sludge) Sebagai Bahan Baku Pembuatan Biobriket Arang*. Universitas Sumatra Utara: Sumatra
- Pari, G, D. Hendra dan J. Hartoyo. 1990. *Beberapa Sifat Fisis dan Kimia Briket Arang dari Limbah Arang Aktif*. Jurnal Penelitian Hasil Hutan 2(2): 61-67.

- Qistina Idzni dkk, 2016. *Kajian Kualitas Briket Biomassa dari Sekam Padi dan Tempurung Kelapa*. Jurnal Kimia Valensi. 2 Vol (2): 136-142.
- Rusdianto, Adi. 2011. *Pemanfaatan Serbuk Tempurung Kelapa Sebagai Campuran Gypsum Plafon dengan Bahan Pengikat Lateks Akrilik*. Program Pascasarjana Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Santosa, Mislaini R., dan Swara Pratiwi Anugrah. 2010. *Studi Variasi Komposisi Bahan Penyusun Briket dari Kotoran Sapi dan Limbah Pertanian*. Padang: Universitas Andalas Kampus Limau Manis
- Setyamidjaja, D. 1995. *Bertanam Kelapa*. Penerbit Kanisius: Yogyakarta. (Adi SKK Migas.2014. *Laporan Tahunan SKK Migas 2014*.)
- Standar Nasional Indonesia. 2000. *SNI Briket Arang Kayu SNI 01-6235-2000*. Badan Standarisasi Nasional – BSN. (http://sisni.bsn.go.id/index.php/sni_main/sni/detail_sni/5781. diakses tanggal 29 Mei 2014).
- Sukandarrumidi, 2006. *Batubara dan Pemanfaatannya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. Sulistyanto, A. 2006. *Karakteristik Pembakaran Biobriket Campuran Batubara, dan Sabut Kelapa*. Media Mesin 7(2):77-84.
- Suliyanto. 2006. *Metode riset bisnis*: Jakarta
- Tafsirfull-light.2013. *Tafsir Ibnu Qatsir*. Rekompilasi ebook. Kampungunnah.org
- Wicaksono, 2000. *Produksi minyak bumi di Indonesia serta kebutuhan bahan bakar*.
- Yusuf, Sofyan. 2013. *Briket Energi Terbarukan Pengganti Batu Bara*. (http://muslimengineer1453.blogspot.com/2013/03/briket-energi-terbarukan-pengganti-batu_16.htm?m=1) Diakses pada tanggal 25 September

Lampiran Hasil Pengujian Nilai kalor (Kal/gr)

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 08:34:24

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: AB.07.11
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 0.9897 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.7707 Temp. Rise 6.7343
Jacket T 29.9421
Gross Heat 6313.0680
cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 12:54:17

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Final
Sample ID: 40MESH10-90
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0001 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.5950 Temp. Rise 7.6560
Jacket T 29.9239
Gross Heat 7110.7288
cal/g

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R
Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 13:09:20

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: 40MESH20-80
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0010 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.8473 Temp. Rise 7.3930
Jacket T 29.8676

Gross Heat 6858.2125
cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 13:23:32

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: 40MESH30-70
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0036 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.8490 Temp. Rise 6.9669
Jacket T 29.9121
Gross Heat 6442.7523
cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 13:35:03

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: 40MESH40-60
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0006 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.9111 Temp. Rise 6.8656
Jacket T 29.9685
Gross Heat 6367.2078
cal/g

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A N S A R

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 13:54:38

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: 100MESH10-90
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0016 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.8614 Temp. Rise 7.1741
Jacket T 29.9750
Gross Heat 6649.3692
cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 14:06:41

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: 100MESH20-80
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0020 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.9256 Temp. Rise 7.2203
Jacket T 29.9268

Gross Heat 6689.8937
cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 14:19:51

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: 100MESH30-70
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0022 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 29.9227 Temp. Rise 7.2232
Jacket T 29.9766

Gross Heat 6691.2656
cal/g

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 14:31:07

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary
Sample ID: 100MESH40-60
Bomb ID 1 EE Value 936.7061
Weight 1.0007 Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000 Acid 10.0000
Sulfur 0.0000
Init. Temp 30.0004 Temp. Rise 6.9229
Jacket T 29.9265

Gross Heat 6420.1932
cal/g

Lampiran Surat Keputusan



ALAUDDIN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
 UIN ALAUDDIN MAKASSAR
 NOMOR : 394 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
 JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : MUH.ASRianto T
 NIM : 60400114029
 Tanggal : 12 Februari 2018
 Mahasiswa Jurusan : FISIKA
 Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Terhadap Karakteristik Briket Kombinasi Arang Tempurung Kelapa dengan Arang Bambu"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persy aratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
 2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
 Ketua : Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.
 Sekretaris : Hernawati, S.Pd.,M.Pfis.
 Pembimbing 1 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
 Pembimbing 2 : Fitriyanti, S.Si., M.Sc.
 Penguji 1 : Sahara,S.Si., M.Sc., Ph.D.
 Penguji 2 : Dr.Abdullah, M.Ag.
 Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar
 Pada tanggal, 12 Februari 2018



Dekan
 Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
 NIP. 19691205 199303 1 001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 105 TAHUN 2019
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : MUH.ASRIANTO T, NIM: 60400114029
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
Sekertaris : Nurman Najib,S.Ag., M.M.
Penguji 1 : Dr.Abdullah, M.Ag.
Penguji 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji 3 : Fitriyanti, S.Si., M.Si.
Pelaksana : Jasmulyadi, S.T.
2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknnologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 15 Januari 2019

Dekan



Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag.
MP. 19991205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~6229~~/Un.6/FST/PP.00.9/07/2018

Makassar, 09 Agustus 2018

Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Kepala Laboratorium Analitik Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Di-
Tempat
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang
tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Muh. Asrianto T
NIM	: 60400114029
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Ihsan, S.Si.,M.Pd 2. Fitriyanti, S.Si.,M.Sc

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul
"Pengaruh variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Karakteristik Briket Kombinasi Arang
Bambu dan Arang Tempurung Kelapa"

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang
bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di "Laboratorium Analitik Jurusan Kimia
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar":

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Wassalam
Dekan
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1371 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan FISIKA Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **MUH. ASRIANTO T.** NIM : 60400114029 tertanggal 09 Juli 2018 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : **"Pengaruh Variasi Komposisi Dan Ukuran Partikel Terhadap Karakteristik Briket Kombinasi Tempurung Kelapa Dan Bambu"**
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Ihsan, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Pertama,
2. **Fitriyanti, S.Si., M.Sc.** sebagai Pembimbing Kedua,
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Juli 2018



Dekan
No. B.2669/Un.06/FST/Kp.07.6/07/2018
Tanggal 06 Juli 2018

Andi Suaeda, M.Si.
19630324 199402 1 001

LAMPIRAN DOKUMENTASI

A. Alat Pengujian Nilai Kalor (Bomb calorimeter)



B. Hasil Pengujian Nilai Kalor

Parr 6200 Calorimeter Rev. 080430172139
11/08/18 13:49:52

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Final

Sample ID: 170MESH30-70

Bomb ID	1	EE Value	2382,6289
Weight	1,0012	Spike Wght	0,0000
Fuse	15,0000	Acid	10,0000
Sulfur	0,0000		
Init. Temp	26,0213	Temp. Rise	02,9435
Jacket T	30,0695		
		Gross Heat	6979,7895 cal/g

Parr 6200 Calorimeter Rev. 080430172139
11/08/18 12:14:50

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Final

Sample ID: 170MESH40-60

Bomb ID	1	EE Value	2382,6289
Weight	0,9374	Spike Wght	0,0000
Fuse	15,0000	Acid	10,0000
Sulfur	0,0000		
Init. Temp	26,0477	Temp. Rise	02,6707
Jacket T	30,0716		
		Gross Heat	6761,4687 cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 13:35:03

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary

Sample ID: 40MESH40-60

Bomb ID	1	EE Value	936,7061
Weight	1,0006	Spike Wght	0,0000
Fuse	50,0000	Acid	10,0000
Sulfur	0,0000		
Init. Temp	29,9111	Temp. Rise	6,8656
Jacket T	29,9685		
		Gross Heat	6367,2078 cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
11/07/18 14:31:07

Mode: Determination
Method: Dynamic Type: Preliminary

Sample ID: 100MESH40-60

Bomb ID	1	EE Value	936,7061
Weight	1,0007	Spike Wght	0,0000
Fuse	50,0000	Acid	10,0000
Sulfur	0,0000		
Init. Temp	30,0004	Temp. Rise	6,9229
Jacket T	29,9265		
		Gross Heat	6420,1932 cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
 11/07/18 14:19:51

Mode: Determination
 Method: Dynamic Type: Preliminary

Sample ID: 100MESH30-70

Bomb ID	1	EE Value	936.7061
Weight	1.0022	Spike Wght	0.0000
Fuse	50.0000	Acid	10.0000
Sulfur	0.0000		
Init. Temp	29.9227	Temp. Rise	7.2232
Jacket T	29.9766	Gross Heat	6691.2656 cal/g

Run Data File 1 / 1
 Parr 6200 Calorimeter Rev. 080430172139
 11/08/18 10:13:33

Mode: Determination
 Method: Dynamic Type: Final

Sample ID: 170MESH10-90

Bomb ID	1	EE Value	2382.6289
Weight	1.0012	Spike Wght	0.0000
Fuse	15.0000	Acid	10.0000
Sulfur	0.0000		
Init. Temp	26.0340	Temp. Rise	2.9050
Jacket T	30.0451	Gross Heat	6888.1801 cal/g

Run Data File 1 / 1
 Parr 6200 Calorimeter Rev. 080430172139
 11/08/18 10:26:51

Mode: Determination
 Method: Dynamic Type: Final

Sample ID: 170MESH20-80

Bomb ID	1	EE Value	2382.6289
Weight	1.0012	Spike Wght	0.0000
Fuse	15.0000	Acid	10.0000
Sulfur	0.0000		
Init. Temp	26.2021	Temp. Rise	2.9504
Jacket T	30.0536	Gross Heat	6996.3023 cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
 11/07/18 13:54:38

Mode: Determination
 Method: Dynamic Type: Preliminary

Sample ID: 100MESH10-90

Bomb ID	1	EE Value	936.7061
Weight	1.0016	Spike Wght	0.0000
Fuse	50.0000	Acid	10.0000
Sulfur	0.0000		
Init. Temp	29.8614	Temp. Rise	7.1741
Jacket T	29.9750		
		Gross Heat	6649.3692 cal/g

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
 11/07/18 12:54:17

Mode: Determination
 Method: Dynamic Type: Preliminary

Sample ID: 40MESH10-90

Bomb ID	1	EE Value	936.7061
Weight	1.0001	Spike Wght	0.0000
Fuse	50.0000	Acid	10.0000
Sulfur	0.0000		
Init. Temp	29.5950	Temp. Rise	7.6560
Jacket T	29.9239		
		Gross Heat	7110.7288 cal/g

DONE PRINT

Parr 6400 Calorimeter Rev. 100928004729
 11/07/18 13:09:20

Mode: Determination
 Method: Dynamic Type: Preliminary

Sample ID: 40MESH20-80

Bomb ID	1	EE Value	936.7061
Weight	1.0010	Spike Wght	0.0000
Fuse	50.0000	Acid	10.0000
Sulfur	0.0000		
Init. Temp	29.8473	Temp. Rise	7.3930
Jacket T	29.8676		
		Gross Heat	6858.2125 cal/g

Parr 6400 Calorimeter	Rev. 100928004729
	11/07/18 13:23:32
Mode: Determination	
Method: Dynamic	Type: Preliminary
Sample ID: 40MESH30-70	
Bomb ID 1	EE Value 936.7061
Weight 1.0036	Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000	Acid 10.0000
Sulfur 0.0000	
Init. Temp 29.8490	Temp. Rise 6.9669
Jacket T 29.9121	
	Gross Heat 6442.7523 cal/g

Parr 6400 Calorimeter	Rev. 100928004729
	11/07/18 14:06:41
Mode: Determination	
Method: Dynamic	Type: Preliminary
Sample ID: 100MESH20-80	
Bomb ID 1	EE Value 936.7061
Weight 1.0020	Spike Wght 0.0000
Fuse 50.0000	Acid 10.0000
Sulfur 0.0000	
Init. Temp 29.9256	Temp. Rise 7.2203
Jacket T 29.9268	
	Gross Heat 6689.8937 cal/g


C. Alat Pengujian Kadar Air (Moisture Analyzer)






D. Proses Pengujian kadar air



E. Hasil Pengujian Kadar Air(%)









Hasil Pengujian Lama Waktu pembakaran



