

**STUDI KEMAMPUAN PATI BIJI ALPUKAT (*Persea americana* Mill)  
PREGELATINASI SEBAGAI BAHAN PENGHANCUR PADA  
TABLET PARACETAMOL KEMPA LANGSUNG**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**QURRATUL AENI**  
NIM. 70100112048

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**

**2016**

**STUDI KEMAMPUAN PATI BIJI ALPUKAT (*Persea americana* Mill)  
PREGELATINASI SEBAGAI BAHAN PENGHANCUR PADA  
TABLET PARACETAMOL KEMPA LANGSUNG**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**QURRATUL AENI**  
NIM. 70100112048

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
2016**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Qurratul Aeni  
NIM : 70100112048  
Tempat/Tanggal Lahir : Belawa Wajo 15 September 1992  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : BTN Makkio Baji D4/4 Antang Makassar  
Judul : Studi Kemampuan Pati Biji Alpukat (*Persea americana*  
Mill) Pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur pada  
Tablet Paracetamol Kempa Langsung

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Agustus 2016

Penyusun

**QURRATUL AENI**

70100112048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Studi Kemampuan Pati Biji Alpukat (*Persea americana* Mill) Pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur pada Tablet Paracetamol Kempa Langsung**” yang disusun oleh **Qurratul Aeni NIM 70100112048**, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, di uji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang di selenggarakan pada hari Selasa 23 Agustus 2016 M yang bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.

Gowa, 23 Agustus 2016 M  
20 Dzulqaidah 1437 H

## DEWAN PENGUJI


Ketua	: Dr.dr. H. Andi Armyn Nurdin., M.Sc.	( ..... )
Sekretaris	: Dr. Mukhtar Lutfi., M.Pd.	( ..... )
Pembimbing I	: Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.	( ..... )
Pembimbing II	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si, M.Si	( ..... )
Penguji Kompetensi	: Karlina Amir Tahir, S.Si, M.Si., Apt.	( ..... )
Penguji Agama	: Dr. Hj. Fatimah Irfan Idris, M. Ag.	( ..... )

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Dr.dr. H. A. Armyn Nurdin, M.Sc.**

NIP.19550203 198312

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah swt., Tuhan semesta alam yang telah memberi banyak berkah kepada penyusun, diantaranya keimanan dan kesehatan serta kesabaran sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Hanya kepada-Nyalah penyusun menyerahkan diri dan menumpahkan harapan, semoga segala aktivitas dan produktivitas penyusun mendapatkan limpahan rahmat dari Allah swt.

Salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad saw., keluarga, para sahabat yang telah memperjuangkan agama Islam dan Ummat yang mengikuti ajaran-Nya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “Studi Kemampuan Pati Biji Alpukat (*Persea americana* Mill) Pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur pada Tablet Paracetamol Kempa Langsung” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penyusun menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah skripsi ini, yaitu

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si, Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Bapak Dr. dr. Andi Armin Nuridin, M.Sc., Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

3. Ibu Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns, M.Kes, Wakil Dekan I. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes, Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
4. Ibu Haeria, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sekaligus Penasehat akademik penyusun dan Ibu Mukhriani, S.Si, M.Si., Apt., sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
5. Ibu Surya Ningsi, S.Si, M.Si., Apt, pembimbing pertama atas segala arahan dan bimbingannya yang tidak bisa dinilai dengan materi dan telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penyusun sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si, M.Si., pembimbing kedua yang telah banyak berkontribusi besar dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Karlina Amir Tahir, S. Si, M.Si., Apt, penguji kompetensi atas saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Hj. Fatimah Irfan Idris, M.Ag., penguji agama atas saran-saran konstruktif tentang keagamaan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Orang tua tercinta, Ayahanda Alm. Umar Yusuf (*semoga diberikan tempat terbaik di sisiNya*) dan Ibunda Hj. St. Aisyah, yang telah banyak memberikan doa, motivasi serta pengorbanan baik moril maupun materil yang tidak terhingga kepada penyusun yang tidak akan mampu terbalaskan sampai akhir hayat. Saudara-saudaraku Nur Aliyah S.Pi, H. Misbahuddin SE, Urfiah S.Pd, Abd. Azis SE, Hj, Muswiyyah SKM, Syahrani, Muh. Arief Falaq S.Kep dan Samranah, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doa'nya.

10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penyusun sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.
11. Bapak Hendra Stevani, S.Si, M.Kes, Apt. koordinator Laboratorium Teknologi Farmasi Politeknik kesehatan Makassar dan Kak Rakhmat Wahyudi S.Farm, Apt. Laboran Lab Farmasetik Farmasi UIN Alauddin Makassar atas bantuannya selama penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan penelitian Tablet (Hikmawati, Nishfah Hasik, Wahyuni) atas bantuannya disetiap tahap dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku (Uliyanti S.Farm, Widya Ariati S. Farm, Aprianti S.Farm, Nining Fadliani, Nur Insani J, Indah Purnama Sari, Muh. Darwis S.Farm, Qoriatul Aini dan A.Rasdiyanah) atas motivasi dan dukungannya di setiap tahap penyelesaian skripsi ini.
14. Teman-teman Isohidris angkatan 2012
15. Kakanda angkatan 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 dan adinda angkatan 2013, 2014 dan 2015 serta pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon perjuangan penyusun dalam penyelesaian skripsi ini dapat menjadi amal saleh. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, namun besar harapan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk kebaikan Ummat. Semoga Allah swt., selalu melindungi kita semua. Amin ya Rabbal A'lam.

Samata-Gowa, 23 Agustus 2016  
Penyusun,

**Qurratul Aeni**  
NIM. 70100112048

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	4
1. Definisi Operasional .....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS .....	9
A. Tanaman Alpukat .....	9
1. Klasifikasi .....	9
2. Morfologi .....	9
3. Kandungan Kimia .....	10
4. Kegunaan .....	10
5. Biji Alpukat.....	11
B. Tablet .....	13



C. Eksipien .....	14
1. Bahan Pengisi ( <i>diluent/filler</i> ) .....	14
2. Bahan Pengikat ( <i>binder</i> ) .....	15
3. Bahan Penghancur ( <i>disintegrant</i> ) .....	15
4. Bahan Pelicin ( <i>Lubrican</i> ) .....	17
D. Metode Pembuatan Tablet .....	18
1. Granulasi Basah .....	18
2. Granulasi Kering .....	18
3. Kempa Langsung .....	19
E. Modifikasi Pati .....	20
1. Modifikasi Fisik .....	21
2. Modifikasi Kimia .....	22
3. Modifikasi Enzimatik .....	23
F. Evaluasi Pati Pregelatinasi .....	25
1. Analisis Distribusi Ukuran Partikel .....	23
2. Uji Sudut Istirahat ( <i>angle of reposita</i> ) .....	24
3. Uji Laju Alir .....	25
4. Penetapan $B_j$ sejati .....	25
5. Uji $B_j$ nyata, $B_j$ mampat, dan Porositas .....	26
6. Penentuan Indeks Kompresibilitas dan Rasio hausner .....	27
7. Penetapan LOD .....	28
G. Evaluasi Sifat Fisik Tablet .....	29
1. Uji Keragaman Bobot tablet .....	29
2. Uji Keseragaman Ukuran .....	30
3. Uji Kekerasan .....	30
4. Uji Kerapuhan .....	31
5. Uji Waktu Hancur Tablet .....	31
H. Paracetamol .....	32
I. Tinjauan Islam Tentang Penelitian dan Pengembangan Obat .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan lokasi penelitian .....	44
B. Pendekatan penelitian .....	44

C. Instrumen Penelitian .....	44
1. Alat yang digunakan .....	44
2. Bahan yang digunakan.....	45
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
1. Pengambilan Sampel .....	45
2. Pengolahan Sampel dan Ekstraksi Pati.....	45
3. Pembuatan Pati Pregelatinasi.....	46
4. Evaluasi Pati Pregelatinasi.....	46
5. Pembuatan Tablet .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
A. Hasil Penelitian .....	52
B. Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59
<b>KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses <i>Sweeling</i> .....	16
2. Proses <i>Wicking</i> .....	16
3. Proses <i>Repulsi</i> .....	17
4. Proses Deformasi .....	17
5. Rumus Struktur Amilosa.....	20
6. Rumus Struktur Amilopektin.....	20
7. Rumus Struktur Paracetamol .....	32
8. Biji Alpukat.....	66
9. Potongan Biji Alpukat.....	66
10. Pati Biji Alpukat .....	66
11. Pati Biji Alpukat Pregelatinasi.....	66
12. Massa Cetak Tablet.....	67
13. Tablet Paracetamol.....	67

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Komposisi Kimia dan Sifat-sifat pati biji alpukat.....	12
2. Kandungan Biji Alpukat .....	12
3. Hubungan Antara Sudut Istirahat dengan Sifat Alir .....	25
4. Hubungan Antara Laju Alir dengan Sifat Aliran Serbuk. ....	25
5. Hubungan Indeks Kompresibilitas dan Rasio Hausner dengan Sifat Alir	28
6. Penyimpangan Bobot Rata-Rata .....	30
7. Rancangan Formula .....	49
8. Hasil Rendamen Biji Alpukat .....	52
9. Hasil Pengamatan Organoleptis .....	52
10. Hasil Evaluasi Pati Pregelatinasi.....	52
11. Hasil Evaluasi Massa Cetak.....	53
12. Hasil Evaluasi Sifat Fisik Tablet.....	53
13. Distribusi Ukuran Partikel .....	68
14. Uji Sudut Istirahat .....	68
15. Uji Laju Alir.....	68
16. Uji Penetapan Bj Sejati .....	69
17. Uji Bj Nyata, Bj Mampat, dan Porositas.....	69
18. Uji Indeks Kompresibilitas, dan Rasio Hausner .....	69
19. Uji Penetapan LOD.....	69
20. Uji Sudut Istirahat Massa Cetak.....	70
21. Uji Laju Alir Massa Cetak .....	70
22. Uji Indeks Kompresibilitas Massa Cetak.....	70
23. Uji keseragaman ukuran.....	71
24. Uji keseragaman bobot.....	72
25. Uji kekerasan.....	73
26. Uji kerapuhan.....	74
27. Uji Waktu Hancur .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Ekstraksi Pati.....	61
2. Pregelatinasi .....	62
3. Dokumentasi Hasil Penelitian.....	64
4. Hasil Evaluasi Pati Pregelatinasi .....	68
5. Hasil Evaluasi Massa Cetak.....	70
6. Hasil Evaluasi Sifat Fisik Tablet.....	71
7. Sertifikat Analisis Paracetamol.....	73



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Qurratul Aeni  
NIM : 70100110048  
Judul Skripsi : Studi Kemampuan Pati Biji Alpukat (*Persea americana* Mill)  
Pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur pada Tablet Paracetamol  
Kempa Langsung

---

Telah dilakukan penelitian tentang studi kemampuan pati biji alpukat (*Persea americana* Mill) pregelatinasi sebagai bahan penghancur pada tablet paracetamol kempa langsung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kemampuan pati biji alpukat pregelatinasi sebagai bahan penghancur serta konsentrasi optimum pati biji alpukat pregelatinasi sebagai penghancur pada formulasi tablet kempa langsung yang menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan tablet yang baik.

Pati pregelatinasi dibuat dengan pemanasan di atas suhu gelatinasinya selanjutnya dikeringkan, diseragamkan ukurannya dan dievaluasi sesuai dengan evaluasi granul. Kemudian dilakukan pencampuran massa cetak tablet yang dibuat dalam 3 formula dengan konsentrasi bahan penghancur (pati biji alpukat pregelatinasi) yang berbeda dengan konsentrasi FI (5%), FII (10%), dan FIII (15%) dan dilakukan evaluasi massa cetak tablet. Tablet dicetak dengan metode kempa langsung dan dilakukan evaluasi tablet.

Hasil evaluasi pati biji alpukat pregelatinasi yaitu ukuran partikel 231,30  $\mu\text{m}$ , sudut istirahat 22,76°, laju alir 7,40/det, Bj sejati 1,21g/ml, Bj nyata 0,68 g/ml, Bj mampat 0,72 g/ml, porositas 40,84 %, indeks kompresibilitas 3,77%, rasio hausner 1,03 dan penetapan LOD 0,39%. Hasil evaluasi menunjukkan pati biji alpukat pregelatinasi memiliki kompresibilitas dan fluiditas yang baik. Hasil evaluasi massa cetak tablet yaitu sudut istirahat FI 33,55°; FII 28,62° dan FIII 28,67°, uji laju alir berturut-turut 6,26 g/det, 5,06 g/det, dan 4,82 g/det, indeks kompresibilitas 5,72%, 4,76% dan 7,16 %, serta rasio hausner 1,05; 1,04 dan 1,06. Hasil evaluasi tablet menunjukkan semua formula memenuhi persyaratan bobot dan ukuran tablet, FII dan FIII memenuhi persyaratan keseragaman bobot, kekerasannya berturut-turut 4,51 kg, 6,39 kg, 4,23 kg, kerapuhan 1,47%, 0,07%, dan 1,50%, serta waktu hancur 0,24 menit, 0,44 menit, dan 0,04 menit.

Jadi dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pati biji alpukat pregelatinasi dapat digunakan sebagai penghancur dalam proses pembuatan tablet kempa langsung serta konsentrasi optimum pati biji alpukat pregelatinasi yang menghasilkan tablet sesuai persyaratan tablet yang baik adalah tablet pada FII (10%).

**Kata kunci** : Tablet, Paracetamol, pati biji alpukat pregelatinasi, bahan penghancur, kempa langsung

## ABSTRACT

Name : Qurratul Aeni  
NIM : 70100110048  
Title of script : The study of the ability of pregelatinized avocado seeds (*Persea americana* Mill) starch as disintegrant by direct compression of paracetamol tablet formulation.

---

Researched about the study of the ability of pregelatinized avocado seeds (*Persea americana* Mill) starch as disintegrant by direct compression of paracetamol tablet formulation. This Research suppose to know about the ability of pregelatinized avocado seeds starch as disintegrant and optimum concentration of pregelatinized avocado seeds starch as disintegrant on direct compression fulfill the qualification good tablet.

Pregelatinized starch produced by heating in its gelatinated temperature, next dried and standardized its measure. Then, evaluated according to granul evaluation. Mixing the mass of tablet, Three formulas were made by disintegrants concentration different (pregelatinized avocado seeds starch) FI 5%, FII 10% dan FIII 15%. Next, evaluated. Tablet compressed by direct compression method and evaluated.

The evaluation results pregelatinized avocado seeds starch regularly have particle size 231,3 $\mu$ m, angel of repose 22,76 $^{\circ}$ , fluidity 7,40/det, density true 1,21g/ml, density bulk 0,68 g/ml, density tapped 0,72 g/ml, porosity 40,84 %, compressibility index 3,77%, hausner's ratio 1,03 and LOD 0,39%. The result show that pregelatinized avocado seeds starch have a good compressibility and fluidity. The evaluation results the mass of tablet regularly angel of repose FI 36,55 $^{\circ}$ ; FII 28,62 $^{\circ}$  and FIII 28,67 $^{\circ}$ , fluidity 6,26 g/det; 5,06 g/det, and 4,82 g/det, compressibility index 5,72%; 4,76% and 7,16% and hausner's ratio 1,05; 1,04 and 1,06. Result test for tablet show all formulas fulfill the qualification the tablet size uniformity, FII dan FIII fulfill the qualification at the weights uniformity, its hardness regulary 4,51 kg, 6,39 kg, 4,23 kg, friability 1,4%, 0,07%, and 1,50% and disintegration time 0,27 minute, 0,44 minute, and 0,04 minute.

From this result can be concluded that the pregelatinized avocado seeds starch can be used as a disintegrant on direct compression and the optimum concentration on direct compression pregelatinized avocado seeds of the produce tablet fulfill the qualification a good tablet is FII (10%).

**keywords:** Tablet, Paracetamol, pregelatinized avocado seeds starch, disintegrant, direct compression.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Berkembangnya teknologi di bidang farmasi mendorong para farmasis untuk membuat suatu bentuk sediaan yang mudah diterima oleh masyarakat, selain ditinjau dari kualitas yang tetap harus dipenuhi. Salah satu bentuk sediaan yang paling banyak digunakan adalah tablet karena bentuknya yang efisien, sangat praktis, dan ideal untuk pemberian zat aktif terapi secara oral. Untuk dapat menghasilkan efek terapi, tablet harus hancur dan melepaskan zat aktif ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan dan tersedia untuk diabsorpsi. Bahan tambahan dalam proses pembuatan tablet yang memudahkan hancurnya atau pecahnya tablet ketika berada dalam cairan saluran pencernaan adalah bahan penghancur. Bahan penghancur dapat mengembangkan tablet, dan menyebabkan tablet pecah menjadi granul kemudian granul akan pecah menjadi partikel-partikel yang halus, akhirnya obat akan larut. Salah satu bahan penghancur yang sering digunakan yaitu pati/amilum.

Pati merupakan karbohidrat yang tersebar dalam tanaman. Pati dalam industri tablet sangat luas pemakaiannya karena inert, murah dan mudah didapat. Kemampuan pati sebagai bahan penghancur dipengaruhi oleh amilosa dalam pati. Amilosa dapat membuka tekanan osmotik yang mendukung sistem kapiler terhadap absorpsi. Hal ini dikarenakan amilosa mampu menyerap air yang mempengaruhi proses pengembangan pati, sehingga tablet yang kontak dengan cairan saluran pencernaan mengembang dan menyebabkan tablet menjadi pecah dan hancur.

Salah satu limbah tanaman yang mengandung pati adalah biji alpukat. Biji buah alpukat sampai saat ini hanya dibuang sebagai limbah yang dapat menyebabkan



pencemaran lingkungan. Padahal di dalam biji alpukat mengandung amilosa sekitar 32,5% (Chel, Luis *et al.* 2015:10). Hal ini memungkinkan biji alpukat sebagai alternatif bahan penghancur.

Allah swt. Berfirman dalam QS. Ali Imran/3 :191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا  
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya:

“(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Kementerian Agama RI, 2013: 138).

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah swt. menciptakan semua tanpa ada yang sia-sia. Seperti halnya dengan biji alpukat yang sehari-harinya dibuang dan dianggap sampah oleh masyarakat ternyata dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi salah satu eksipien tablet yaitu bahan penghancur.

Apabila ditinjau dari proses pembuatan, terdapat dua jenis pati yang sering digunakan dalam industri farmasi yaitu alami dan pati modifikasi. Pati alami sudah sejak lama digunakan sebagai eksipien dalam pembuatan tablet dengan fungsi pengisi, penghancur, atau bahan pengikat (Rowe, 2009: 686), meskipun demikian ada keterbatasan penggunaannya, karena tidak dapat dicetak dan laju alir kurang baik (The Departement of Health, 2009: 378). Oleh karena itu pati jenis ini banyak dipakai dalam formula tablet granulasi basah.

Pembuatan tablet dengan metode tersebut memerlukan waktu yang cukup lama sehingga untuk membuat tablet sebaiknya memilih metode kempa langsung untuk menjamin stabilitas obat. Metode kempa langsung dinilai sangat memuaskan

karena kebutuhan akan kerja rendah sehingga lebih ekonomis serta bahan obat yang peka lembab dan panas, yang stabilitasnya terganggu akibat operasi granulasi dapat dibuat menjadi tablet dengan metode tersebut (Voight, 1995:169).

Agar pati biji alpukat alami dapat digunakan dalam formulasi kempa langsung maka dilakukan modifikasi pati menjadi bentuk pregelatinasi. Pada umumnya modifikasi pati menjadi pati pregelatinasi dapat dilakukan dengan cara pemanasan suspensi pati dalam air (Rowe, *et al.* 2009: 691). Pati pregelatinasi yang terbentuk dari proses penyatuan partikel-partikel serbuk menghasilkan pati dengan ukuran yang lebih besar yaitu granul. Massa granul ini akan memberikan sifat alir yang lebih baik daripada dalam bentuk serbuknya sehingga cocok untuk dikempa langsung. Pati pregelatin telah tersedia dipasaran, namun selama ini hanya dibuat dari pati jagung, kentang, dan padi.

Pati pregelatinasi dapat digunakan sebagai pengisi, penghancur, dan pengikat dengan laju alir dan sifat kompresi yang baik. Pati pregelatinasi mempunyai viskositas yang rendah dibanding pati alami sehingga akan mempermudah distribusi bahan kedalam massa tablet (Rowe, *et al.* 2009:692). Akan tetapi informasi tentang manfaatnya dalam tablet masih sangat terbatas, sehingga industri farmasi masih jarang menggunakannya sebagai penghancur, umumnya pati pregelatinasi digunakan hanya sebagai pengisi. Sebagai bahan penghancur yang disukai pada umumnya adalah derivat selulosa, Starch 1500, Explotab<sup>®</sup> dan lain-lainnya, semuanya masih merupakan komoditi impor dan umumnya harganya mahal.

Berdasarkan uraian tersebut maka dilakukan penelitian “Studi Kemampuan Pati Biji Alpukat Pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur pada Tablet Paracetamol Kempa Langsung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Apakah pati biji alpukat pregelatinasi dapat digunakan sebagai bahan penghancur pada tablet paracetamol kempa langsung?
2. Berapa konsentrasi optimum pati biji alpukat pregelatinasi sebagai penghancur pada formulasi yang menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan tablet yang baik?

## **C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

### 1. Definisi Operasional

Pada penelitian ini digunakan beberapa istilah, agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel dalam judul, dengan demikian penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan penghancur adalah bahan tambahan tablet yang dimaksudkan untuk memudahkan pecahnya atau hancurnya tablet ketika berkontak dengan cairan saluran pencernaan dan berfungsi menarik air ke dalam tablet, sehingga pecah menjadi granul atau partikel penyusunnya. Fragmen-fragmen tablet ini memungkinkan untuk larutnya obat dan tercapai bioavailabilitas yang diharapkan.
- b. Pregelatinasi adalah salah satu modifikasi pati secara fisik dengan cara memecah granul amilum dengan keberadaan air untuk mengubah struktur granul pati.

- c. Pati merupakan polisakarida yang tersimpan dalam tanaman yang berasal dari hasil proses fotosintesis tanaman, disimpan dalam bagian tertentu tanaman dan berfungsi sebagai cadangan makanan
- d. Kempa langsung adalah pembuatan tablet dari bahan-bahan yang berbentuk kristal atau serbuk sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering dan tidak merubah karakter fisiknya setelah dicampur dengan ukuran tertentu.

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan laboratorium murni yang meliputi menggunakan pati dari biji alpukat yang dimodifikasi menjadi pati pregelatinasi dan digunakan sebagai bahan penghancur pada tablet paracetamol dengan metode kempa langsung.

## D. *Kajian Pustaka*

Dalam kajian pustaka dibahas beberapa penelitian sebelumnya untuk melihat kejelasan arah, originalitas, kemanfaatan dan posisi dari penelitian ini, dibandingkan dengan beberapa temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pada tahun 2011, Adriani Aras melakukan penelitian yang berjudul “Karakterisasi Pati Pregelatinasi dari Bonggol Pisang, Sagu, dan Talas Sebagai Eksipien Tablet Kempa Langsung”. Adriani Aras ingin mengetahui karakterisasi pati modifikasi dari bonggol pisang, sagu, dan talas dengan modifikasi fisik yaitu pregelatinasi serta mengetahui kemampuan pati pregelatinasi dari bonggol pisang, sagu, dan talas dapat digunakan sebagai eksipien tablet kempa langsung. Peneliti menjadikan penelitian Adriani Aras sebagai dasar untuk menggunakan metode modifikasi fisik pati berupa pregelatinasi. Perbedaan mendasar dari penelitian ini

dengan penelitian Adriani Aras yaitu pada sampel yang digunakan. Adriani aras menggunakan Bonggol pisang, sagu dan talas. Peneliti menggunakan biji alpukat.

Pada tahun 2011, Adha Diniarti melakukan penelitian yang berjudul “Uji Efektivitas Ekstrak N-Heksan Biji Alpukat (*Persea Gratissima* Gaertn) sebagai Tabir Surya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan nilai SPF (*sun protection factor*) dari ekstrak n-heksan biji alpukat (*Persea gratissima* Gaertn) yang dilakukan secara *in vitro* dengan metode spektrofotometri. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Adha adalah bentuk sediaan. Adha Diniarti menguji efektivitas Ekstrak biji alpukat sebagai tabir surya. Sedangkan peneliti menguji kemampuan pati pregelatinasi biji alpukat sebagai eksipien tablet kempa langsung.

Pada tahun 2012, Dyah Hana Kartika melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Pati Biji Alpukat sebagai Pengikat terhadap Karakteristik Fisik Granul dan Tablet Ekstrak Akar Alang-Alang”. Dyah ingin mengetahui pengaruh pati biji alpukat sebagai bahan pengikat terhadap karakteristik fisik granul dan karakteristik tablet ekstrak akar alang-alang dengan menggunakan metode granulasi basah. Hasilnya menunjukkan bahwa kecepatan alir dan sudut diam granul menurun seiring dengan meningkatnya konsentrasi pati biji alpukat sebagai bahan pengikat, sedangkan kandungan lembab granul semakin meningkat. Kekerasan dan waktu hancur tablet meningkat dengan meningkatnya konsentrasi pati biji alpukat sebagai bahan pengikat. Sedangkan kerapuhan tablet menurun dan bobot tablet semakin seragam. Peneliti menjadikan penelitian Dyah ini sebagai dasar menggunakan sampel pati biji alpukat karena peningkatan konsentrasi pati biji alpukat sebagai pengikat menyebabkan penurunan kecepatan alir sehingga dengan modifikasi pati pregelatinasi diharapkan dapat meningkatkan daya alir dari pati biji

alpukat. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian Dyah adalah pada metode yang digunakan. Dyah menggunakan metode granulasi basah, peneliti menggunakan metode kempa langsung. Selain itu, Dyah masih menggunakan pati tradisional biji alpukat sedangkan peneliti menggunakan pati pregelatinasi.

Pada tahun 2013, Chandra, Andy *et al* melakukan penelitian berjudul “Pengaruh pH dan Jenis Pelarut pada Perolehan dan Karakterisasi Pati dari Biji Alpukat. Dan hasilnya Rendamen pati biji alpukat tertinggi terdapat pada larutan natrium metabisulfid ( $N_2S_2O_5$ ) dengan pH netral, konsentrasi 2000 ppm, rasio perendaman 1:5 dalam waktu 24 jam sebesar 12, 99%. Kadar pati tertinggi didapat pada proses ekstraksi dengan pelarut asam askorbat dengan pH netral, konsentrasi 2000 ppm, rasio perendaman 1:5 dalam waktu 24 jam sebesar 74, 68%. Hasil samping dari penelitian ini zat alami biji alpukat berwarna merah. Peneliti menjadikan penelitian Andy ini sebagai dasar pemilihan pelarut perendam biji alpukat karena yang dikhawatirkan dari biji alpukat ini adalah patinya yang berwarna coklat.

Pada Tahun 2013, Rahmi Zulhida melakukan penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Biji Alpukat sebagai Bahan Pembuat Pati”. Peneliti menjadikan penelitian Rahmi ini untuk menarik pati dari biji alpukat dan menghasilkan pati biji alpukat yang baik.

## **E. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui kemampuan pati biji alpukat pregelatinasi sebagai eksipien yaitu bahan penghancur tablet pada metode kempa langsung.

- b. Untuk mengetahui konsentrasi optimum dari pati biji alpukat pregelatinasi sebagai penghancur tablet pada proses pembuatan tablet paracetamol secara kempa langsung yang dapat menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan tablet yang baik.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan biji alpukat menjadi salah satu eksipien dalam pembuatan tablet kempa langsung yaitu bahan penghancur yang dimodifikasi menjadi pati pregelatinasi sehingga menambah jenis zat tambahan yang dapat digunakan pada pembuatan tablet kempa langsung.
- b. Dengan pengembangan pati biji alpukat maka dapat mengoptimalkan pemanfaatan limbah biji alpukat.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Tanaman Alpukat*

Tanaman alpukat berasal dari dataran rendah/tinggi Amerika Tengah dan diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-18. Secara resmi antara tahun 1920-1930 Indonesia telah mengintroduksi 20 varietas alpukat dari Amerika Tengah dan Amerika Serikat untuk memperoleh varietas-varietas unggul guna meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, khususnya di daerah dataran tinggi (Putra, Winkanda. 2013: 15).

##### 1. **Klasifikasi** (Tjitroseopomo, 2010: 178)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub divisi	: Angiospermae
Class	: Dicotyledoneae
Sub class	: Dialypetalae
Ordo	: Ranales
Famili	: Lauraceae
Genus	: Persea
Spesies	: <i>Persea Americana</i> Mill

##### 2. **Morfologi**

Tanaman alpukat memiliki lebih kurang 60 anggota kerabat wujud atau bentuk pohonnya bermacam-macam, mulai dari pohon lurus dengan batang yang kokoh sampai pohon-pohon yang lebih kecil menimbun seperti semak. Tanaman asal biji dapat mencapai ketinggian 15-20 m, sedangkan tanaman hasil okulasi lebih



rendah. Batangnya bercabang rendah dengan tajuk pohon berdaun rapat, daunnya berwarna hijau tua, berbentuk runcing sampai agak melebar sepanjang 10-20 cm, daun-daun muda berwarna agak kemerah-merahan atau merah anggur. Bunganya berjenis kelamin dua, tumbuh tersusun dalam mulai pada tunas pucuk atau tunas terminal. Bunga ini pun memiliki sifat unik meskipun berjenis kelamin dua, peyerbukan sendiri tidak pernah terjadi. Buahnya berukuran kecil sampai besar, beratnya bervariasi antara 100-200 g berbentuk beragam, ada yang bulat, bulat lonjong, bulat agak meruncing, pakai tangkai, atau bulat seperti bola.

Dikalangan pakar buah-buahan, buah alpukat dinyatakan sebagai buah yang unik, merupakan satu-satunya buah berlemak dengan komposisi nutrisi dan energi buah yang tinggi. Selain itu alpukat masih memiliki sifat unik lain yaitu meskipun telah tua buah tidak akan masak di pohon (Handayani, 2013: 18).

### **3. Kandungan kimia**

Buah dan daun mengandung saponin, alkaloid dan flavonoid. Selain itu, buahnya mengandung tanin dan daunnya mengandung polifenol, dan quersetin. Alpukat merupakan sumber yang baik untuk beberapa jenis vitamin, minyak nabati, vitamin B6 dan folat. Alpukat juga mengandung Vitamin B selain dari folat, termasuk juga thiamin (B1) dan riboflavin (B2) yang dibutuhkan tubuh untuk melepaskan energi. Alpukat juga mengandung Vitamin C. Mineral lain, seperti tembaga penting bagi pembentukan sel-sel darah merah dan penyerapan zat besi (Soenanto, 2009; Marshall, 2005).

### **4. Kegunaan**

Buah alpukat berkhasiat melembabkan kulit kering, menyembuhkan sariawan, dan menurunkan kolesterol. Kandungan lemak dalam alpukat sangat baik untuk

perawatan kulit wajah, terutama untuk kulit kering. Dengan Ilmu pengetahuan, terbukti bahwa alpukat kaya vitamin, mineral, lemak alami (lemak tak jenuh yang tidak berbahaya). Alpukat banyak mengandung vitamin A, C, dan E, zat besi, potassium, niasin, asam pantotenik serta protein yang tidak biasanya terdapat dalam buah. Semua zat ini berguna bagi keindahan dan kesehatan kulit. Sering digunakan sebagai masker untuk kulit dan rambut yang kering (Jumarani, 2009: 14).

### **5. Biji Alpukat**

Biji alpukat merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Selain buah, batang, dan akar. Biji alpukat tergolong besar, terdiri dari 2 keping (*cotyledon*), dan dilapisi oleh kulit biji yang tipis melekat. Kepingan ini mudah terlihat apabila kulit bijinya dilepas atau dikuliti. Biji tersusun oleh jaringan *parenchyma* yang mengandung sel-sel minyak dan butir tepung sebagai bahan cadangan makanan (Mariana, 2012: 5).

Biji alpukat mempunyai bentuk yang berbeda untuk setiap jenis. Buah yang berbentuk panjang mempunyai biji yang lebih panjang dibanding biji yang terdapat didalam buah yang berbentuk bulat. Walaupun demikian, semua biji alpukat mempunyai kesamaan, yaitu bagian bawahnya agak rata dan kemudian membulat atau melonjong. Dibagian bawah ini terdapat urat yang berhubungan dengan daging buahnya. Ukuran biji tiap jenis alpukat tidak terlalu berbeda, sekitar 5,5 cm x 4 cm dengan diameter 4 cm (Bayu, Aditya. 2013: 12).

Umumnya jika mengkonsumsi buah alpukat, bagian bijinya dianggap tidak bermanfaat sehingga dibuang begitu saja karena hanya merupakan limbah yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Padahal biji alpukat memiliki banyak komponen yang dapat dimanfaatkan. Komponen tersebut antara lain:

Tabel 1. Komposisi Kimia dan sifat-sifat pati biji alpukat (Winarti & Purnomo, 2006: 25).

Komponen	Jumlah (%)	Komponen	Jumlah (%)
Kadar air	10,2	Lemak	tn
Kadar pati		Serat Kasar	1,21
1. Amilosa	43,3	Warna	Putih coklat
2. Amilopektin	37,7	Kehalusan granula	Halus
Protein	tn	Rendamen Pati	21,3

Keterangan: tn = tidak dianalisa.

Menurut hasil analisis Alsuhendra, *et al* (2007) bahwa kandungan air, abu, dan total fenol dari biji alpukat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Kandungan Biji alpukat (Alsuhendra, 2007).

Komponen	Satuan	Kandungan
Air	G	12,67
Abu	G	2,78
Total Fenol	$\mu\text{g/g}$	5449,05

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan biji alpukat adalah dengan mengekstrak pati dari dalam biji. Masalah utama dalam mengekstraksi pati biji adalah apabila biji alpukat dihancurkan akan menghasilkan warna coklat sehingga pati yang dihasilkan juga akan coklat. Untuk menghasilkan biji alpukat dengan warna putih, diperlukan perlakuan khusus pada pengolahan pati biji alpukat dengan cara perendaman di dalam larutan natrium metabisulfit ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ ) agar diperoleh pati biji alpukat dengan mutu yang baik (Zulhida, 2013: 144).

Berdasarkan penelitian, rendamen pati tertinggi didapat pada larutan perendam natrium metabisulfit ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ ) dengan pH netral, konsentrasi natrium metabisulfit ( $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ ) 2000 ppm, rasio perendaman 1:5, waktu perendaman selama 24 jam dan pengeringan pada suhu  $60^\circ\text{C}$  selama 16 jam (Chandra, *et al.* 2013:50).

## **B. Tablet**

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. (Kementerian Kesehatan RI, 2014: 5).

Tablet dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai. Tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Kebanyakan tablet digunakan pada pemberian obat-obat secara oral dan kebanyakan dari tablet ini dibuat dengan penambahan zat warna, zat pemberi rasa, dan lapisan-lapisan dalam jenis. Tablet lain yang penggunaannya dengan cara sublingual, bukal, atau melalui vagina, tidak boleh mengandung bahan tambahan seperti pada tablet yang digunakan secara oral (Ansel, 2008: 244-245).

Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan yang meliputi ketepatan dosis, praktis dalam penyajian, biaya produksi yang murah, mudah dikemas, tahan alam penyimpanan, mudah dibawa, serta bentuk yang memikat (Lachman *et al*, 1994: 645).

Untuk mendapatkan tablet yang baik tersebut, maka bahan yang akan dikempa menjadi tablet harus memenuhi sifat-sifat berikut (Lachman *et al*, 1994: 646):

1. Mudah mengalir, artinya jumlah bahan yang akan mengalir dalam corong air ke dalam ruang cetakan selalu sama setiap saat, dengan demikian bobot tablet tidak akan memiliki variasi yang besar.
2. Kompatibel, artinya bahan mudah kompak jika dikempa, menghasilkan tablet yang keras.

3. Mudah lepas dari cetakan, hal ini dimaksudkan agar tablet yang dihasilkan mudah lepas dan tidak ada bagian yang melekat pada cetakan, sehingga permukaan tablet halus dan licin.

### C. *Eksipien*

Eksipien adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat sediaan farmasi yang tidak berefek farmakologis. Eksipien didalam formula tablet memerlukan beberapa kriteria bahan untuk dapat dibuat menjadi tablet baik dengan cetak langsung, granulasi kering maupun granulasi basah. Sifat yang dibutuhkan tersebut antara lain laju alir, indeks kompresibilitas, dan sudut istirahat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh acuan resmi yang digunakan dalam teknologi farmasi. Sifat lain bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan tablet adalah kemampuan untuk dapat dikempa (kompresibilitas). Kompresibilitas yang baik dibutuhkan oleh massa tablet untuk dapat membentuk massa yang stabil dan kompak saat dikempa (Aulton, 1988: 306).

Eksipien digolongkan berdasarkan fungsinya dalam membuat sediaan farmasi. Untuk sediaan tablet, eksipien terdiri dari:

#### **1. Bahan Pengisi (*diluent/filler*)**

Bahan pengisi berfungsi untuk memperbesar volume massa agar mudah dicetak atau dibuat. Bahan pengisi ditambahkan jika zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. Zat aktif kecil, sifat tablet secara keseluruhan ditentukan bahan pengisi yang besar jumlahnya. Untuk obat hidrofobik yang kelarutannya dalam air kecil, maka digunakan bahan pengisi yang larut dalam air (Depkes RI, 1995: 5). Pengisi diperlukan jika dosis obat tidak cukup untuk membuat bulk. Pengisi juga dapat ditambah karena alasan kedua yaitu memperbaiki daya kohesi sehingga dapat

dikempa langsung atau memacu aliran. Bahan pengisi yang biasa digunakan antara lain laktosa, manitol, dekstrosa, amilum, sukrosa dan mikrokrystal (Lachman *et al*, 1994: 699-700).

## **2. Bahan Pengikat (*binder*)**

Bahan pengikat adalah bahan yang ditambahkan untuk memperbaiki gaya tarik antar partikel formulasi, memungkinkan pembuatan granulasi, dan mempertahankan integritas tablet akhir (Ansel, *et al*. 2014:120).

Penambahan ini dimaksudkan agar tablet kompak tidak mudah pecah. Bahan pengikat ini sangat membantu dalam pembuatan granul, diantara bahan pengikat yang digunakan adalah cairan amilum, gelatin, gom arab, tragakan, derivat selulosa dan polivinil pirolidon (Lachman *et al*, 1994: 701-702). Penggunaan bahan pengikat yang terlalu banyak atau berlebihan akan menghasilkan massa yang terlalu basah dan granul yang terlalu keras, sehingga tablet yang dihasilkan mempunyai waktu hancur yang lama.

## **3. Bahan Penghancur (*disintegrant*)**

Penghancur merupakan excipien yang ditambahkan pada pembuatan tablet yang berguna untuk memudahkan pecahnya tablet ketika kontak dengan cairan saluran pencernaan. Penghancur juga berfungsi untuk menarik air ke dalam tablet, mengembang dan menyebabkan pecahnya tablet menjadi bagian-bagian kecil yang akan menentukan kelarutan obat dan tercapainya bioavailabilitas yang diharapkan. Konsentrasi dan bahan yang digunakan mempengaruhi kecepatan pecahnya tablet dan lepasnya zat aktif dalam obat untuk melarut. Adanya bahan-bahan lain seperti excipien yang larut air dapat mempercepat proses disintegrasi (Lachman *et al*, 1994: 702).


Ada empat mekanisme utama penghancur tablet, yaitu:

a. Mengembang (*Swelling*)


Cairan akan berpenetrasi ke dalam bahan tablet melalui celah antar partikel bahan penghancur sehingga akan membuat tablet mengembang kemudian tablet pecah dan hancur. Pada proses ini partikel mengembang dan menghancurkan matriks tablet secara bersamaan. Mengembang mungkin mekanisme yang secara luas diterima untuk tablet yang terdisintegrasi. Perlu diingat bahwa jika pengempaan terlalu kuat, cairan tidak dapat berpenetrasi ke dalam tablet dan disintegrasi akan menurun.

b. Aksi Porositas dan Kapilaritas (*Wicking*)

Disintegrasi dengan aksi kapilaritas merupakan tahapan pertama. Ketika kita meletakkan tablet pada medium cair yang sesuai, medium akan berpenetrasi ke dalam tablet dan menggantikan udara yang ada pada partikel sehingga akan melemahkan ikatan intermolekuler dan merusak tablet menjadi ukuran yang halus. Pengambilan air oleh tablet bergantung pada hidrofilitas dari obat/eksipten dan kondisi saat pembuatan. Untuk tipe ini bahan penghancur menjaga struktur pori dan menurunkan tegangan permukaan terhadap cairan yang penting untuk membantu proses disintegrasi dengan menciptakan suatu jaringan hidrofilik disekitar partikel obat.



Gambar 1. Proses *swelling*



Gambar 2. Proses *Wicking*


(Sumber: Bhowmik, *et al.* 2009: 169).

c. Gaya Repulsif Partikel (Tolak Menolak antar Partikel)


Mekanisme lain dari bahan penghancur dapat dijelaskan pada tablet yang dibuat dengan bahan penghancur yang “tidak mengembang”. Guyot-Hermann mengajukan suatu teori repulsi partikel berdasarkan penelitian dari partikel yang tidak bisa mengembang juga menyebabkan tablet terdisintegrasi. Gaya elektik repulsif antara partikel merupakan mekanisme dari disintegrasi dan air dibutuhkan untuk hal itu. Peneliti menemukan bahwa repulsi merupakan kejadian yang menyebabkan *wicking*.

d. Deformasi

Selama proses pengempaan kapasitas pengembangan akan mengalami peningkatan. Akibatnya partikel yang terdisintegrasi akan mengalami deformasi. Bentuk deformasi ini akan menjadi bentuk normal jika kontak dengan cairan.



Gambar 3. Proses Repulsi



Gambar 4. Proses Deformasi

(Sumber: Bhowmik, *et al.* 2009: 170).

#### 4. Bahan Pelicin (*Lubrican*)

Bahan pelicin ditambahkan pada pembuatan tablet yang berfungsi, untuk mengurangi gesekan yang terjadi antara dinding ruang kempa dengan tepi tablet selama pentabletan (*lubrikan*), memperbaiki sifat alir granul (*glidant*), atau mencegah bahan yang dikempa agar tidak melekat pada dinding ruang kempa dan permukaan punch (*anti adherent*). Sebagai bahan pelicin yang umum digunakan adalah



magnesium stearat, talk dan kalsium stearat. Jumlah pelicin yang digunakan pada pembuatan tablet satu dengan yang lain berbeda-beda mulai dari yang sedikit kira-kira 0,1% dari berat granul sampai sebanyak-banyaknya 5% (Ansel, 2008: 263).

#### **D. Metode Pembuatan Tablet**

Sebenarnya ada 3 metode pembuatan tablet kompresi yang berlaku yaitu (Ansel, 2008: 261-272):

##### **1. Granulasi basah**

Tidak diragukan lagi bahwa metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang dalam memproduksi tablet kompresi Metode ini merupakan metode pembuatan yang paling banyak digunakan dalam memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut: menimbang dan mencampur bahan-bahan, pembuatan granulasi basah, pengayakan granul basah, pengeringan, pengayakan granul kering, pencampuran bahan pelicin dan bahan penghancur, pembuatan tablet dengan kompresi.

Metode granulasi basah dilakukan dengan terlebih dahulu mencampur zat berkhasiat, zat pengisi dan zat penghancur dicampur baik-baik, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat, bila perlu bahan pewarna. Setelah itu diayak menjadi granul, dan dikeringkan dalam almari pengering pada suhu  $40^0-50^0C$ . Setelah kering diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet.

##### **2. Granulasi kering**

Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan pengikat kedalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara

memadatkan masa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan kedalam granul yang lebih kecil. Dengan metode ini, baik bahan aktif maupun pengisi harus memiliki sifat kohesif supaya masa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang dinaikkan.

### 3. Kempa langsung


Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering. Kempa langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dari bahan-bahan yang berbentuk kristal atau serbuk tanpa merubah karakter fisiknya setelah dicampur dengan ukuran tertentu.

Metode ini digunakan pada bahan-bahan (baik obat maupun bahan tambahan) yang mudah mengalir dan memiliki kompresibilitas yang baik yang memungkinkan untuk langsung ditablet dalam mesin tablet tanpa memerlukan proses granulasi. Pada umumnya obat yang dapat dibuat dengan metode kempa langsung hanya sedikit, karena bahan-bahan yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas tidak banyak. Cara kempa langsung ini sangat disukai karena banyak keuntungan yaitu secara ekonomi merupakan penghematan besar karena relatif hanya menggunakan sedikit alat, energi dan waktu (Lachman *et al*, 1994: 687).


### **E. Modifikasi Pati**

Pati adalah polisakarida yang tersimpan dalam tanaman dalam bentuk granul dan tidak larut dalam air. Diameter pati berkisar 1-100  $\mu\text{m}$  (Cui, *et al*. 2005: 270).

Pati merupakan makromolekular yang terdiri dari 2 komponen polimer yaitu  $\alpha$ -D-glukosa berbentuk lurus dan bercabang dengan perbandingan 1:3. Kedua polimer ini disebut amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan komponen pati yang berbentuk lurus yang mengandung sampai 6000 unit glukosa yang bergabung melalui ikatan  $\alpha$ -(1,4)-D-glukosa. Amilopektin merupakan komponen pati yang berbentuk cabang yang terdiri dari 20-30 unit glukosa bergabung melalui ikatan  $\alpha$ -(1,4)-D-glukosa dan  $\alpha$ -(1,6)-D-glukosa. Pada amilopektin cabang terikat diposisi 1,6 pada rantai utama polimer (Perez, *et al.* 2009: 151-152).



Gambar 5. Rumus Struktur Amilosa



Gambar 6. Rumus Struktur Amilopektin (Sumber: Rowe, *et al.* 2009: 685).

Pati telah banyak digunakan sebagai salah satu eksipien dalam pembuatan tablet yang berfungsi sebagai pengikat, pengisi, dan juga penghancur. Selain itu, pati juga dapat digunakan sebagai pengisi sediaan kapsul. Konsentrasi pati yang paling umum digunakan sebagai penghancur dalam sediaan tablet adalah 3-25%. Selain itu,

pati juga dapat digunakan dalam bentuk pasta sebagai pengikat tablet dengan konsentrasi 3-20% (Rowe, *et al.* 2009: 686)

Sejumlah modifikasi pati dapat dilakukan untuk memperbaiki sifat dari pati sehingga dapat digunakan secara luas baik di industri farmasi maupun di industri makanan. Pati dapat dimodifikasi secara fisik, kimia, dan enzimatis. Adapun modifikasi pati yang telah diteliti antara lain sebagai berikut (Cui, *et al.* 2005: 364-394):

#### 1. Modifikasi fisik

Modifikasi fisik dapat dilakukan dengan berbagai macam metode diantaranya pregelatinasi pati, memodifikasi dengan pengaturan temperatur (annealing), kelembaban (*heat moisture treatment*), tekanan yang berbeda dan pengadukan. Modifikasi fisik dilakukan untuk mengubah struktur granul pati dan mengubah pati alami untuk dapat mengembang di dalam air dingin.

Pregelatinasi merupakan modifikasi fisika terhadap pati. Pregelatinasi pati dibuat melalui proses yang melibatkan air dan panas untuk memecah semua atau sebagian granul kemudian dikeringkan dan digiling sesuai dengan ukuran serbuk yang (Rowe, *et al.* 2009: 692).

Proses pregelatinasi pati ada 2 macam, pregelatinasi pati sempurna dan sebagian. Pregelatinasi sempurna diperoleh dengan memasak pati di atas suhu gelatinisasi. Pregelatinasi pati sempurna sudah tidak lagi mengandung granul-granul pati utuh.

Pregelatinasi parsial dilakukan cukup dengan mengalirkan campuran air dan pati melalui *drum* panas dengan suhu di atas suhu gelatinisasi sehingga massa

mengering. Pregelatinasi pati sebagian masih mengandung granul-granul pati yang utuh (normal). Suhu gelatinisasi adalah suhu saat granul pati pecah.

Perbedaan antara pregelatinasi sempurna dan pregelatinasi sebagian dapat diamati melalui sifat *birefringence*. Pati memiliki sifat *birefringence*. Yaitu sifat granul pati utuh yang dapat membentuk dua warna bersilang pada permukaan akibat dilewatkan pada sinar yang terpolarisasi, disebabkan karena adanya perbedaan indeks refraksi dalam granul pati (Cui, *et al.* 2005: 388). Alat yang digunakan untuk mengamati sifat *birefringence* adalah mikroskop terpolarisasi. Hilangnya sifat *birefringence* bersamaan dengan pecahnya granul pati pada saat proses pengeringan dengan alat *drum dryer*. Pada pregelatinasi pati parsial masih terlihat adanya *birefringence* dalam jumlah kecil karena masih mengandung granul utuh. Sedangkan pada pregelatinasi sempurna, sifat *birefringence* sudah tidak ada lagi (Anwar & Rahmat Kosasih, 2006: 923).

Modifikasi fisika yang dilakukan ini dapat memperbaiki sifat fungsional dari pati seperti laju alir, kompresibilitas, dan kelarutannya dapat diperbaiki.

## 2. Modifikasi kimia

Modifikasi kimia yang dapat dilakukan meliputi modifikasi oksidasi, esterifikasi, eterifikasi, sambung silang, dan kationisasi. Modifikasi pati secara kimia dapat dilakukan dalam bentuk suspensi pati dalam air (reaksi kimia dapat dilakukan dalam bentuk suspensi pati dalam air (reaksi kimia dilakukan dalam medium air sampai sifat yang diinginkan tercapai kemudian hasil suspensi disaring, dicuci, dan dikeringkan), pati dalam bentuk kering dan juga bentuk pasta pati (pati digelatinisasi) dalam sejumlah air kemudian dilakukan pengadukan dengan stirrer dan kemudian

dikeringkan). Modifikasi kimia dari pati ini akan mengubah sifat kelarutan pati, hidrofilisitas dan ketahanannya terhadap suasana asam dan basa fisiologis tubuh.

### 3. Modifikasi Enzimatik

Hidrolisis pati dapat dilakukan dengan asam maupun secara enzimatik maltodekstrin dengan berbagai nilai DE merupakan contoh hasil hidrolisis pati. Terhadap pati dapat dilakukan satu atau lebih modifikasi, seperti modifikasi fisika dan kimia, atau modifikasi fisika dan enzimatik.

## **F. Evaluasi Pati Pregelatinasi**

### 1. Analisis distribusi ukuran partikel

Ukuran partikel mempengaruhi sifat fisika dan kimia dari obat yaitu laju disolusi obat, tekstur, dan keseragaman isi yang homogen tergantung pada ukuran partikel (Lachman, 2008:681). Variasi ukuran partikel dapat dipengaruhi oleh kekuatan dan lamanya penghalusan serbuk. Ukuran partikel dapat mempengaruhi kemampuan laju alir suatu serbuk. Semakin halus ukuran partikel maka laju alir akan berkurang karena daya kohesivitas antarpartikel semakin besar. Laju alir tersebut merupakan sifat penting eksipien dalam formulasi tablet yang dibuat dengan metode kempa langsung karena dapat menentukan keseragaman bobot tablet yang dihasilkan.

Distribusi ukuran partikel diperoleh dengan metode pengayakan menggunakan alat yang disebut *sieving analyzer*. Berat yang tertinggal dalam ayakan ditimbang ditimbang untuk diketahui persentasenya, agar dapat diketahui nilai distribusi ukuran partikel pada tiap ukuran ayakan (Voight, 1995: 159).

Evaluasi distribusi ukuran partikel bertujuan untuk mengetahui kisaran ukuran partikel granul, dan penyebaran ukuran partikelnya yang dapat diketahui dari berapa banyak fraksi yang tertinggal pada setiap nomor mesh, Dengan makin kecilnya

ukuran granul akan memperbesar luas permukaan sehingga akan mempercepat granul untuk melarut (Elfiyani, 2014: 10).

Ukuran partikel dirancang sesuai ukuran partikel pati pregelatinasi, yaitu lebih dari 90% melewati mesh 100 (149  $\mu\text{m}$ ) dan kurang dari 0, 5% yang tertahan pada mesh 40 (420  $\mu\text{m}$ ) (Rowe, 2009: 693). Jadi, syarat ukuran partikel pati pregelatinasi tidak boleh kurang dari 149  $\mu\text{m}$  dan tidak lebih dari 420  $\mu\text{m}$ .

## 2. Uji sudut istirahat (*angle of repose*)

Sudut istirahat merupakan karakteristik yang berhubungan dengan gesekan antar partikel atau ketahanan terhadap gerakan antara partikel-partikel. Pada serbuk yang mudah mengalir, sudut istirahat yang terbentuk semakin kecil atau landai (Amidon, *et al.* 2009:167).

Untuk menentukan sifat alir berlaku sudut kemiringan aliran. Sudut istirahat merupakan sudut maksimum yang mungkin terdapat antara permukaan setumbuk serbuk dan bidang horizontal, yang mengindikasikan gaya gesek antar partikel serbuk. Jika suatu serbuk mengalir bebas dari sebuah corong berbentuk kerucut. Adapun untuk mengukur sudut istirahat ini adalah dengan mengukur tinggi dan diameter kerucut yang dihasilkan. Semakin kecil sudut istirahat, sifat alir suatu serbuk semakin baik dan sebaliknya. Sudut istirahat dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran partikel, serta sifat kohesivitas serbuk, dimana makin tinggi kohesivitas maka partikel-partikel semakin mudah berlekatan (Aulton, 1988: 205).

Tabel 3. Hubungan sudut istirahat dengan sifat alir (United states Pharmacopoeia: 32<sup>th</sup>. 2009: 643).

Sudut Istirahat ( $^{\circ}$ )	Sifat Alir
25-30	Istimewa
31-35	Baik
36-40	Cukup baik
41-45	Agak baik
46-55	Buruk
56-65	Sangat buruk
>66	Sangat buruk sekali

### 3. Uji laju alir

Sifat alir merupakan faktor penting dalam pembuatan sediaan tablet. Aliran massa tablet yang baik dapat menjamin keseragaman bobot tablet yang dihasilkan (Lieberman, *et al.* 1989). Meski demikian, sifat alir suatu serbuk tidak hanya dinilai dari satu aspek, namun dinilai dari beberapa aspek yang meliputi laju alir, sudut istirahat, indeks kompresibilitas, dan rasio hausner. Semakin cepat laju alir suatu serbuk, maka sifat alirnya semakin baik. Laju alir dipengaruhi oleh ukuran partikel dan kadar air.

Tabel 4. Hubungan Antara laju alir dengan sifat aliran serbuk (Aulton. 1988: 207)

Laju Alir (g/detik)	Sifat Alir
>10	Bebas mengalir
4-10	Mudah mengalir
1,6-4	Kohesif
<1.6	Sangat kohesif

### 4. Penetapan bobot jenis ( $B_j$ ) sejati

Bobot jenis sejati adalah berat jenis sejati adalah perbandingan massa dengan volume sampel tanpa ruang antar partikel dan ruang intra partikel dan merupakan suatu karakteristik bahan penting, yang digunakan untuk pengujian identitas dan



kemurnian. Penentuan bobot jenis sejati berlangsung dengan piknometer. Perhitungan BJ sejati dilakukan untuk mengetahui suatu zat mengapung, melayang atau tenggelam dalam air. (Voight, 1995: 159).

#### 5. Uji Bj nyata, Bj mampat, dan porositas

Bobot jenis nyata ditetapkan sebagai massa suatu serbuk dibagi dengan volume. Bobot jenis nyata diperoleh dari pembagian bobot jenis sampel dalam gram dengan volume akhir sampel dalam  $\text{cm}^3$  yang berada dalam gelas takar. Bobot jenis nyata suatu serbuk terutama tergantung pada distribusi ukuran partikel, bentuk partikel, dan kecenderungan partikel menempel satu dengan yang lain. Partikel dapat dipadatkan untuk menghilangkan celah besar di antara permukaan-permukaanya, sehingga menghasilkan serbuk yang ringan atau serbuk dengan bobot jenis rendah. Partikel-partikel yang kecil dapat berpindah di antara partikel yang besar untuk membentuk serbuk berat atau serbuk dengan bobot jenis (Siregar, dan Wikarsa, 2010:56).

Bj mampat dapat mempengaruhi ketebalan suatu tablet. Selain itu, dapat diproduksi tablet dengan bobot bahan yang besar, namun tablet yang dihasilkan kecil. Bobot mampat juga merupakan ukuran yang digunakan untuk menyatakan segumpalan partikel atau granul. Secara teoritis makin meningkat kemampuan untuk dikempunya suatu serbuk atau granul makin kurang daya mengalirnya. Bj mampat tergantung pada bentuk partikel. Bila ukuran granul bertambah besar, kecepatan bulk menurun. Granul kecil lebih dapat membentuk massa yang kompak daripada granul besar (Lachman, 2008: 683) karena kecilnya celah-celah antar partikel.

Porositas adalah celah suatu serbuk atau granul berpori-pori yang diperoleh dari volume antar celah yang berhubungan dengan volume bobot jenis nyata, tidak

termasuk pori-pori interpartikel. Porositas total serbuk berpori terdiri atas celah antarpartikel, dan juga pori-pori di dalam partikel (Siregar, dan Wikarsa, 2010:57).

Porositas merupakan ruang kosong antar partikel pada granul, karena cairan pencernaan dapat masuk sehingga granul mengembang dan akhirnya hancur. Selain itu, porositas yang baik juga didukung dari ukuran partikel yang seragam sehingga granul tidak akan mudah menggumpal (Lachman, 2008: 683).

#### 6. Penentuan Indeks Kompresibilitas dan Rasio Hausner

Indeks kompresibilitas dan rasio hausner merupakan salah satu metode yang cepat dan populer untuk menentukan karakteristik aliran serbuk. Indeks kompresibilitas dan rasio Hausner dapat ditentukan dengan pengukuran densitas bulk dan densitas mampat dari suatu serbuk.

Indeks kompresibilitas adalah nilai dari selisih antara densitas mampat dengan densitas bulk dari suatu bahan dibagi dengan densitas mampat. Sedangkan rasio hausner adalah perbandingan densitas mampat dan densitas bulk. Interaksi antar partikel dapat diukur dengan penentuan indeks kompresibilitas. Pada serbuk yang mudah mengalir, interaksi antar partikel tidak signifikan sehingga nilai indeks kompresibilitas akan semakin kecil. Rasio Hausner juga berkaitan dengan indeks kompresibilitas, semakin baik aliran suatu serbuk semakin rendah nilai rasio Hausner.

Faktor-faktor yang mempengaruhi densitas mampat dan densitas bulk juga mempengaruhi kompresibilitas dari suatu bahan. Suatu bahan yang memiliki nilai densitas mampat dan densitas bulk yang tinggi berarti memiliki nilai kompresibilitas yang baik menandakan bahwa bahan tersebut mudah dicetak. Kompresibilitas bahan berhubungan erat dengan ukuran partikel dan distribusinya. Makin kecil ukuran partikel, luas permukaan partikel untuk melekat dengan partikel lain akan semakin

bertambah sehingga kompresibilitasnya meningkat sehingga indeks kompresibilitas yang tinggi menjadikan granul susah mengalir, selain itu, juga dapat menghasilkan tablet yang padat atau keras (United States Pharmacopeia 30<sup>th</sup>, 2007: 1173).

Tabel 5. Hubungan indeks kompresibilitas dan rasio hausner dengan sifat alir (United States Pharmacopoeia 30<sup>th</sup>, 2007: 1174)

Indeks Kompresibilitas (%)	Rasio Hausner	Sifat Alir
<10	1,00-1,11	Istimewa
11-15	1,12-1,18	Baik
16-20	1,19-1,25	Cukup baik
21-25	1,26-1,34	Agak baik
26-31	1,35-1,45	Buruk
32-37	1,46-1,59	Sangat buruk
>38	>1,60	Sangat buruk sekali

#### 7. Penetapan LOD (*loss on drying*)

Banyak teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui kandungan lembab dari granul atau serbuk. Metode standar yang biasa digunakan adalah menggunakan oven pengering dengan waktu pengeringan tertentu. Kandungan lembab bisa diukur dengan kehilangan berat dengan adanya pengeringan menggunakan udara panas hingga didapat berat konstan dari bahan yang dikeringkan.

Kelembaban di dalam zat padat dinyatakan berdasarkan berat basah atau berat kering. Berdasarkan berat basah, kandungan air dari suatu bahan dihitung sebagai persen berat dari bahan basah, sedangkan berdasarkan berat kering, air dinyatakan sebagai persen berat dari bahan kering. Istilah susut pengeringan umumnya disebut LOD (*loss on drying*), yaitu suatu pernyataan kadar kelembaban. Susut pengeringan dalam suatu sediaan dapat mempengaruhi sifat alir dan kestabilan bahan obat dalam suatu sediaan. Kadar lembab yang tinggi menyebabkan granul susah mengalir dan bahan obat dalam sediaan dapat mengalami perubahan kimia ataupun fisika karena

tidak stabil dengan adanya kandungan lembab yang berlebih. Granul dengan kadar lembab yang tinggi juga dapat menghasilkan tablet dengan kekerasan yang tinggi dan kerapuhan rendah (Siregar dan Wikarsa, 2010: 72).

### **G. Evaluasi Sifat Fisik Tablet**

Pemeriksaan kualitas tablet dilakukan untuk mengetahui mutu fisik dari tablet yang dihasilkan, pemeriksaan kualitas tablet meliputi :

#### **1. Uji Keseragaman bobot tablet.**

Keseragaman bobot adalah faktor yang penting dalam suatu proses produksi sediaan tablet, karena menentukan intensitas dosis obat yang masuk ke dalam tubuh (yang diharapkan sama), sehingga akan berpengaruh pula terhadap keamanan terapi dari sediaan tablet tersebut. Keseragaman bobot dipengaruhi oleh sifat alir granul. Sifat alir granul yang baik mempengaruhi pengisian pada ruang kompresi oleh *hopper* dengan volume konstan sehingga diperoleh tablet yang bobotnya seragam. Semakin mudah mengalir suatu bahan akan semakin baik keseragaman bobotnya (Ansel, 2008: 252)..

Keseragaman bobot dapat ditetapkan sebagai berikut: ditimbang 20 tablet, lalu dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Kemudian timbang tablet satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh satu tablet pun bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom B. Jika perlu gunakan 10 tablet yang lain dan tidak satu tablet yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom A maupun kolom B.

Tabel 6. Penyimpangan Bobot Rata-Rata (Dirjen POM, 1979: 7)

Bobot rata-rata	Penyimpangan Bobot Rata-Rata	
	A	B
25 mg atau kurang	15%	30%
26 mg-150 mg	10%	20%
151 mg-300 mg	7,5%	15%
>300 mg	5%	10%

## 2. Uji keseragaman ukuran

Ketebalan berhubungan dengan kekerasan tablet. Selama percetakan, perubahan ketebalan merupakan indikasi adanya masalah pada aliran massa cetak atau pada pengisian granul ke dalam die. Alat yang digunakan pada uji keseragaman ukuran adalah jangka sorong. Prosedur kerja uji keseragaman ukuran adalah sebagai berikut diambil 10 tablet. Tablet yang baik mempunyai diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1\frac{1}{3}$  tebal tablet (Dirjen POM, 1976: 6).

## 3. Uji kekerasan

Uji kekerasan sangat penting dilakukan. Pengujian ini digunakan untuk menilai ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik seperti goncangan ataupun benturan dengan benda lain setelah penabletan seperti pada saat pengemasan atau pada saat pendistribusian ke konsumen. Kekerasan tablet dipengaruhi antara lain oleh sifat alir bahan, besarnya tekanan pada saat pengempaan dan sifat bahan yang dikempa. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap kerapuhan, semakin keras tablet maka semakin rendah kerapuhannya (Ansel, 2008: 256).

Prinsip pengukurannya adalah memberikan tekanan pada tablet sampai tablet retak atau pecah, kekuatan minimum untuk tablet adalah sebesar  $4 \text{ kg/cm}^3$ . Alat yang digunakan pada uji kekerasan adalah *hardness tester* (Ansel, 2008: 255). Kekerasan tablet biasanya 4–8 kg, tablet dengan kekerasan kurang dari 4 kg akan didapatkan

tablet yang cenderung rapuh, tapi bila kekerasan tablet lebih besar dari 8 kg akan didapatkan tablet yang cenderung keras (Parrot, 1971: 82).

#### 4. Uji kerapuhan

Uji kerapuhan merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerapuhan tablet adalah kekerasan tablet, dimana semakin tinggi kekerasan tablet maka kerapuhannya semakin kecil. Faktor lain yang mempengaruhi kerapuhan tablet adalah konsentrasi bahan pengikat. Semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat maka semakin keras tablet yang dihasilkan karena partikel serbuk saling berlekatan dengan kuat sehingga tablet tidak rapuh.

Prinsip pengukurannya adalah penetapan presentase bobot tablet yang hilang selama diputar dalam waktu tertentu. Alat yang digunakan pada uji kerapuhan adalah *friablator tester*. Kerapuhan di atas 1% menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik (Lachman, 1994: 654).

#### 5. Uji Waktu hancur tablet


Uji ini dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera dalam masing-masing monografi, kecuali pada etiket dinyatakan bahwa tablet atau kapsul digunakan sebagai tablet isap atau dikunyah atau dirancang untuk pelepasan kandungan obat secara bertahap dalam jangka waktu tertentu (Depkes RI, 1995: 1086).

Waktu hancur tablet adalah waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai sehingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal diatas kasa alat pengujian. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur adalah sifat fisik bahan yang dikempa, kekerasan, dan kerapuhan tablet. Penambahan tekanan pada

waktu penabletan menyebabkan penurunan porositas dan menaikkan kekerasan tablet. Dengan bertambahnya kekerasan tablet akan menghambat penetrasi cairan ke dalam pori-pori tablet sehingga memperpanjang waktu hancur tablet (Depkes RI, 1995: 1087).

Uji waktu hancur dilakukan pada 6 tablet dan menggunakan *disintegrating tester* (disintegrator). Uji waktu hancur sesuai dengan persyaratan FI adalah kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut gula/salut selaput. Apabila, tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya, tidak kurang 16 dari 18 yang diuji harus hancur sempurna (Depkes RI, 1995: 1087).

#### H. *Paracetamol*



Gambar 7. Rumus Struktur Paracetamol

(Sumber: Sweetman, 2009: 108).

Berwarna putih, serbuk kristal. Agak sukar larut dalam air, mudah larut dalam alkohol, sedikit larut dalam diklorometana. Mudah tidak stabil dengan kelembapan yang tinggi dan paparan cahaya langsung atau berlebihan (Sweetman, 2009: 108). Berbentuk kristal (The Departemen Of Health, 2008: 4549), sehingga sifat alirnya baik.

Paracetamol (Asetaminofen) merupakan metabolit aktif fenasetin dan bertanggung jawab atas efek analgesiknya. Obat ini adalah penghambat COX-1 dan COX-2 yang lemah pada jaringan perifer dan tidak memiliki antiinflamasi yang

bermakna. Paracetamol diberikan per oral dan absorpsinya bergantung pada kecepatan pengosongan lambung, dan kadar puncaknya dalam darah biasa tercapai dalam waktu 30-60 menit (Katzung, 2012: 608).

### ***I. Tinjauan Islam Tentang Penelitian dan Pengembangan Obat***

Usaha penemuan obat baru merupakan rangkaian riset atau penelitian interdisipliner dan memerlukan banyak tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu. Farmasi merupakan suatu bidang ilmu yang semakin berkembang. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu kefarmasian juga telah menerapkan penggunaan teknologi yang salah satunya adanya mengolah limbah tumbuhan sebagai bahan baku dan bahan pembantu pembuatan obat.

Mengolah limbah berarti mengolah sisa bahan yang tidak terpakai menjadi bahan yang dapat dipakai dan bermanfaat. Melakukan pengolahan limbah berarti melakukan suatu kebaikan. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.Al-zalzalah/99:7.

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya (Kementerian Agama, 2013: 480).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia dianjurkan untuk melakukan segala bentuk kebaikan dan sekecil apapun kebaikan yang dilakukan, akan bernilai pahala baginya. Mengolah limbah merupakan suatu kebaikan yang akan memberikan manfaat yang besar bagi manusia. Diantaranya yaitu hasil dari pengolahan limbah dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia karena urusan lingkungan hidup adalah bagian dari ajaran Islam. Mengolah limbah akan mengurangi salah satu

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ



penyebab kerusakan di bumi seperti banjir. Limbah yang menumpuk, akan menyebabkan tersumbatnya aliran air dan akhirnya akan terjadi banjir. Oleh sebab itu, pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia sebagai khalifah di muka bumi (Wirayudha, 2010: 52), karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. di bumi ini termasuk limbah tumbuh-tumbuhan ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Luqman/31: 10.

خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوْسِي ۙ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ  
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۗ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ  
كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis binatang. dan Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik (Kementerian Agama RI, 2013: 411).

Firman-Nya: *wa anzalna min as-sama'i ma'an/Kami turunkan air dari langit* menggunakan bentuk persona pertama (*Kami*), sedang redaksi sebelumnya yang berbunyi: *wa batstsa fiha min kulli dabbah/ dan Dia mengembangbiakkan di sana segala jenis binatang* menggunakan persona ketiga (*Dia*). Pengalihan bentuk ini agaknya untuk menggarisbawahi pentingnya air sebagai sumber hidup manusia (Shihab, 2012: 287).

Kata *Karim* digunakan untuk menyifati segala sesuatu yang baik sesuai objeknya. *Rizk* yang *karim* adalah yang banyak, halal dan bermanfaat. Pasangan tumbuhan yang *karim* adalah yang tumbuh subur dan menghasilkan apa yang diharapkan dari penanamannya (Shihab, 2012: 288).

Ayat ini menerangkan beberapa tanda dan bukti kekuasaan Allah swt. yang terdapat di alam ini salah satunya adalah Allah swt. menurunkan hujan dari langit. Hujan itu berasal dari awan yang dihalau-Nya ke suatu tempat tertentu, kemudian berubah menjadi hujan yang membasahi permukaan bumi. Dengan air hujan itu, tumbuhlah segala macam tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam, dengan warna yang indah dan manfaat yang banyak (Departemen Agama RI, 2009: 543).

Ayat di atas menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah swt. kepada makhluknya dengan menciptakan dan menyediakan segala kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali, dimana Allah swt. telah menciptakan segala tumbuhan-tumbuhan yang tidak hanya sebagai bahan makanan tetapi juga memiliki manfaat yang lain. Sesungguhnya apa yang diciptakan oleh Allah swt. mempunyai hikmah yang amat besar bagi setiap makhluk yang melata diatas bumi, yang terbang di udara, yang hidup di air, manusia, tumbuhan, dan sebagainya semua itu menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah swt. Untuk itu pentingnya ilmu pengetahuan dalam hal ini. Sehingga pengolahan dan pemanfaatan tumbuhan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan tuntunan islam.

Dalam alqur'an, Allah swt. menyatakan bahwa orang-orang yang beriman memikirkan dan merenungkan secara mendalam segala kejadian yang ada dan mengambil pelajaran yang berguna dari apa yang mereka pikirkan. Islam datang dengan membawa ajaran yang terpenting yakni membebaskan akal tiap manusia dari belenggu perbudakannya, ditinggalkanlah semua sisa-sisa kebekuan otak itu, sekalipun belenggu-belenggu mengikatnya bertahun-tahun bahkan berabad-abad lamanya.

Sebagaimana Firman Allah swt. dalam QS. Ali Imran/3: 190-191.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي  
 الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ  
 فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا  
 عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan Ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, Maka peliharalah kami dari siksa neraka (Kementerian Agama RI, 2013: 75).

Kata (الْأَلْبَابِ) *al-albab* adalah bentuk jamak dari *lubb* yaitu saripati sesuatu.

Kacang, misalnya memiliki kulit yang menutupi isinya. Isi kacang dinamai *lubb*. *Ulul Albab* adalah orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh "kulit", yakni kabut ide, yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. Yang merenungkan tentang fenomena alam raya akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan Allah swt. (Shihab, 2012: 370).

Ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamai *ulul albab*, Mereka adalah *orang-orang*, baik lelaki maupun perempuan, yang terus menerus mengingat Allah swt. Dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, atau bagaimanapun dan mereka memikirkan tentang penciptaan, yakni kejadian dan sistem kerja langit dan bumi (Shihab, 2012: 373).

Ulul-albab secara harfiah bermakna “orang-orang yang mempunyai saripati istimewa dalam dirinya” yaitu orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi kulit, atau ide-ide yang sering kali memunculkan kerancuan-kerancuan dalam penalaran atau pendapat yang dicetuskan. Orang yang mau menggunakan pikirannya untuk merenungkan atau menganalisis fenomena alam akan dapat sampai kepada bukti yang sangat nyata tentang keesaan dan kekuasaan tuhan (Departemen Agama RI, 2009: 96).

Memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan sebaliknya. Semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptanya bagi orang-orang yang berakal. Memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu bagi kehidupan manusia merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam itu, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Tuhan tidaklah menciptakan semua fenomena itu dengan sia-sia (Departemen Agama RI, 2009: 97).

Allah swt. menerangkan sifat-sifat *ulul albab* dan pahala yang akan diperolehnya diakhirat dalam QS. Ar-rad/13:20-22.

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezki yang Kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang Itulah yang mendapat tempat kesudahan (yang baik), Yaitu Mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan (Kementerian Agama, 2013).

Allah swt. Menyifati *ulul albab* dari kalangan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menyakini bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. adalah suatu kebenaran yang berlaku, sebagai berikut:

1. Orang-orang tersebut senantiasa memenuhi janji Allah swt. dan tidak mau mengingkari perjanjian itu. Yang dimaksud dengan “janji Allah swt.” disini adalah janji yang telah mereka ikrarkan atas diri mereka, baik hubungan mereka dengan Allah swt., maupun hubungan mereka dengan orang lain.
2. Mereka memelihara semua perintah Allah swt. dan tidak melanggarnya, baik hak-hak Allah maupun hak-hak hamba-Nya, termasuk memelihara silaturahmi.
3. Mereka benar-benar takut kepada Allah swt. yang dilandasi dengan rasa hormat yang mendorong orang untuk taat kepada-Nya.
4. Mereka senantiasa takut kepada hisab yang sifatnya merugikan mereka pada hari kiamat, yaitu hasil yang buruk dari amalan mereka dihari kiamat, karena banyaknya kejahatan yang dilakukannya selagi hidup di dunia sehingga mereka senantiasa mawas diri.
5. Mereka senantiasa sabar dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan demi mengharapkan rida Allah swt.
6. Mereka senantiasa mendirikan shalat.

7. Mereka senantiasa menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah dilimpahkan Allah swt. kepada mereka, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan.
8. Mereka senantiasa menolak kejahatan dengan kebajikan

Pada akhir ayat ini, Allah swt. menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, pasti akan memperoleh tempat kediaman terakhir yang baik, yaitu surga Jannatan Naim di akhirat kelak disamping kebahagiaan, ketenangan dan kesejahteraan di dunia ini (Departemen Agama RI, 2009: 95-97).

Allah swt. berfirman dalam QS. Yunus/10: 101.

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠١﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman (Kementerian Agama RI, 2013: 220).

Allah tidak akan memaksa, engkau tidak perlu memaksa mereka agar beriman, tetapi *katakanlah* kepada mereka, “*Perhatikanlah* dengan mata kepala dan hati kamu masing-masing *apa*, yakni makhluk dan atau sistem kerja, yang ada di langit dan di bumi. Dalam ayat ini, banyak yang dapat diperhatikan, satu diantaranya saja, bila menggunakan akal yang dianugerahkan Allah swt. sudah cukup untuk mengantar manusia beriman dan menyadari bahwa Allah Mahakuasa, Dia Maha Esa dan Dia membimbing manusia antara lain melalui perantaraan para Nabi guna mengantar manusia ke jalan bahagia (Shihab, 2012: 515).

Dalam ayat ini Allah menjelaskan perintah-Nya kepada Rasul-Nya, agar dia menyeru kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala dan akal mereka segala kejadian di langit dan di bumi. Mereka diperintahkan agar merenungkan keajaiban

langit yang penuh dengan bintang-bintang, matahari, dan bulan, keindahan pergantian malam dan siang, air hujan yang turun ke bumi, menghidupkan bumi yang mati, dan menumbuhkan tanam-tanaman dan pohon-pohonan dengan buah-buahan yang beraneka warna rasanya. Hewan-hewan dengan bentuk dan warna yang bermacam-macam hidup di bumi, memberi manfaat yang tidak sedikit bagi manusia. Demikian pula keadaan bumi itu sendiri yang terdiri dari gurun pasir, lembah yang luas, dataran yang subur, samudera yang penuh dengan ikan berbagai jenis, kesemuanya itu tanda keesaan dan kekuasaan Allah swt., bagi orang yang mau berpikir dan yakin kepada Penciptanya. Akan tetapi bagi mereka yang tidak percaya akan adanya pencipta alam ini, karena fitrah insaniahnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka kesemua tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah dalam alam ini tidak bermanfaat baginya.

Demikian pula peringatan nabi-nabi kepada mereka tidak mempengaruhi jiwa mereka. Akal dan perasaan mereka tidak mampu mengambil pelajaran dari ayat Allah swt. dan tidak membawa mereka pada keyakinan adanya Allah Yang Maha Esa. Mereka tidak memperoleh pelajaran dari sunnah Allah pada umat manusia di masa lampau. Sekiranya mereka memperoleh penalaran dari ayat-ayat Allah itu dan dari sunnah Allah swt. pada umat manusia, tentulah jiwa mereka bersih dan terpelihara dari kotoran dan najis yang mendorong mereka kepada kekafiran dan kesesatan (Departemen Agama RI, 2009: 369).

Berdasarkan ayat-ayat di atas, dapat memberikan gambaran kepada umat manusia bahwa kemajuan umat terletak pada cara berpikirnya, dan berdasarkan ayat ini juga menjadi landasan bagi kita untuk meneliti, menemukan, dan mencetuskan gagasan baru untuk kemajuan bangsa dan agama seperti halnya dibidang farmasi,

salah satunya, dengan menemukan alternatif-alternatif pengolahan limbah tumbuhan agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

Kepada orang-orang yang tidak mau memikirkan rahasia kekuasaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan alam semesta ini, Allah swt. mengancamnya dengan siksa yang menghinakan yakni menjadi pengisi neraka jahannam, dan mereka kekal didalamnya, Alqur'an Al-A'rof/7: 179.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ هُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ  
بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ  
بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾

Terjemahnya:

Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai (Kementerian Agama RI, 2013: 174).

Allah menjelaskan banyak manusia menjadi isi neraka jahanam seperti halnya mereka yang masuk surga, sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Hal-hal yang menyebabkan manusia itu diazab di neraka jahanam ialah: bahwa akal dan perasaan mereka tidak dipergunakan untuk memahami keesaan dan kebesaran Allah swt., padahal kepercayaan pada keesaan Allah swt. itu membersihkan jiwa mereka dari segala macam was-was dan dari sifat hina serta rendah diri, lagi menanamkan pada diri mereka rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Demikian pula mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk kehidupan rohani dan kebahagiaan abadi. Jiwa mereka terikat kepada kehidupan duniawi. Mereka tidak dapat memanfaatkan



mata, telinga, dan akal sehingga mereka tidak memperoleh hidayat Allah swt. yang membawa mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat (Departemen Agama RI, 2009: 528).

Dalam Alqur'an Al-Mujadalah/58 : 11, Allah swt. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحَ  
 اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا  
 الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kementerian Agama, 2013: 543).

Ayat diatas tidak menyebut secara tegas bahwa Allah swt. akan *meninggikan* derajat orang berilmu. Tetapi, menegaskan bahwa mereka memiliki derajat-derajat, yakni yang lebih tinggi daripada yang sekedar beriman. Tidak disebutnya kata *meninggikan* itu sebagai isyarat bahwa sebenarnya ilmu yang dimilikinya itulah yang berperan besar dalam ketinggian derajat yang diperolehnya, bukan akibat dari faktor di luar ilmu itu (Shihab, 2012: 491).

Tentu saja yang dimaksud dengan *alladzina utu al-'ilm yang diberi pengetahuan* adalah mereka yang beriman dan menghiasi diri mereka dengan pengetahuan. Ini berarti ayat diatas membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar, yang pertama sekedar beriman dan beramal saleh dan yang kedua beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih

tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, atau tulisan, maupun dengan keteladanan (Shihab, 2012: 491).

Islam menempatkan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada tempat dan kedudukan yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan sangat penting arti dan perannya bagi kehidupan umat manusia.

Terhadap ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk pengolahan alam semesta dalam rangka memakmurkan bumi sebagai realisasi sebagai tugas kekhilafahan, ajaran Islam telah mendorong manusia agar dapat mengembangkan pengetahuannya yang kreatif dan konstruktif untuk menciptakan kebudayaan, mengolah potensi alam dan menggali kekayaan alam yang masih terpendam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, betapa pentingnya ilmu pengetahuan ini sehingga Rasulullah saw. telah menganjurkan terhadap ummatnya agar tekun menuntut ilmu.

Agama Islam telah memberikan dasar yang kuat bagi kemajuan manusia baik dalam kemajuan berpikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan, maupun kemajuan dalam menciptakan peradaban dan kebudayaan manusia sesuai dengan kedudukan dan perannya sebagai pengemban amanat dimuka bumi ini.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimental. Lokasi penelitian bertempat di Laboratorium Farmasetik Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Laboratorium Teknologi Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksperimental. Metode eksperimental adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Eksperimen merupakan rancangan penelitian yang memberikan pengujian hipotesis yang paling tertata dan cermat sehingga peneliti harus melakukan kontrol dan pengukuran sangat cermat terhadap variabel-variabel penelitiannya (Nursalam, 2008:85).

#### **C. Instrumen Penelitian**

##### 1. Alat yang digunakan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayakan 60 dan 100 *mesh*, blender (cosmos<sup>®</sup>), cawan porselin, corong kaca, *disintegrating tester* (Labindia<sup>®</sup> DT 1000), *friabilator tester* (sotax<sup>®</sup>), gelas kimia 100 ml (Erweka<sup>®</sup>), gelas kimia 1 L (Herma Apprex<sup>®</sup>), gelas ukur (Iwaki<sup>®</sup>), *hardness tester* (Erweka<sup>®</sup>), jangka sorong, *tap density* (Erweka<sup>®</sup>), kain flannel, klem, mesin pencetak tablet single punch, mortar, neraca analitik (Kern<sup>®</sup> ALJ 220-4NM), oven (memmert<sup>®</sup>), piknometer (Labglass<sup>®</sup>), pisau keramik (Royalty line<sup>®</sup>), satu seri alat pengayak (Retsch<sup>®</sup> AS 200)

dengan nomor mesh 5, 10, 18, 35, 120, 230, dan 325, termometer, timbangan (lion star<sup>®</sup>), *waterbath* (memmert<sup>®</sup>)

## 2. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan adalah Aquades, Biji Alpukat (*Persea americana* Mill), Natrium Metabisulfit, Paracetamol (PT. Indofarma), dan Paraffin Cair.

### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### 1. Pengambilan Sampel

Sampel berupa biji alpukat diambil dari penjual jus di anjungan pantai losari. Hasil pengambilan sampel biji alpukat sebanyak 2,9 kg.

#### 2. Pengolahan Sampel dan ekstraksi pati

Sebanyak 2,9 kg biji alpukat dibersihkan dari kulit luarnya dan dicuci, kemudian di potong-potong kecil dengan pisau keramik dan direndam dengan larutan  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$  2000 ppm dengan perbandingan 1:5 (g/ml) selama 24 jam (Chandra, *et al.* 2013:35). Setelah direndam, kemudian dihaluskan menggunakan blender dengan penambahan aquades 1:1 (1 kg biji alpukat ditambah dengan 1 liter air). Hasilnya kemudian disaring menggunakan kain saring melalui corong kedalam wadah hingga ampas tidak mengeluarkan air lagi. Apabila endapan telah terbentuk, air bening di atasnya dibuang, kemudian dilakukan pencucian dengan air bersih dan diendapkan kembali sebanyak tiga kali (Rahman, Farida. 2007:35). Endapan pati yang diperoleh dikeringkan dalam oven dengan suhu  $60^{\circ}\text{C}$  selama 12 jam (Chandra, *et al.* 2013:35), kemudian dihaluskan dan diayak dengan ayakan no.mesh 35. Pada ekstraksi pati diperoleh pati biji alpukat sebanyak 369,25 g.

### 3. Pembuatan Pati Pregelatinasi (Rowe *et al*, 2009: 693).

#### a. Penentuan Suhu Gelatinisasi

Ditimbang 42 g pati biji alpukat, kemudian disuspensikan ke dalam air suling hingga 100 ml. Kemudian dipanaskan secara perlahan-lahan sambil diaduk dan diamati hingga terbentuk massa kental. Suhu terbentuknya massa kental ditetapkan sebagai suhu gelatinisasinya.

#### b. Pembuatan Pati Pregelatinasi

Pasta pati dibuat dengan konsentrasi 42% berdasarkan berat kering dengan air dan dipanaskan diatas suhu gelatinisasinya sambil diaduk secara perlahan-lahan hingga diperoleh massa kental, didinginkan dan dikeringkan di oven pada suhu 60<sup>0</sup>C selama 1 x 24 jam. Serpihan yang diperoleh dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan mesh 100. Pada proses ini dihasilkan pati biji alpukat pregelatinasi sebanyak 164,626 gram.

### 4. Evaluasi Pati Pregelatinasi

#### a. Analisis ukuran partikel

Distribusi ukuran partikel dievaluasi dengan menggunakan *sieve shaker*. Satu seri dari delapan ayakan standar analyzer dengan nomor ayakan 5, 10, 18, 35, 120, 230, dan 325 yang disusun secara menurun dari ukuran lubang ayakan yang paling besar, pati pregelatinasi yang telah ditimbang ditempatkan dalam ayakan dan mesin pengayak dijalankan selama 20 menit dengan kecepatan 50 rpm. Kemudian, pati pregelatinasi yang tertahan di tiap diayakan ditimbang (Martin A, 1993: 1037).

#### b. Uji sudut istirahat

Pati pregelatinasi ditimbang sebanyak 25 gram, dimasukkan kedalam corong yang lubang bawahnya ditutup, kemudian diratakan permukaannya. Pada bagian

bawah corong diberi alas. Tutup bawah corong dibuka sehingga pati pregelatinasi dapat mengalir ke atas meja yang telah dilapisi kertas grafik. Diukur tinggi dan diameter timbunan pati pregelatinasi yang terbentuk (USP, 2007: 643).

$$\tan \alpha = \frac{2h}{d}$$

Dimana  $\alpha$  = Sudut Istirahat

$h$  = Tinggi timbunan pati pregelatinasi

$d$  = Diameter timbunan pati pregelatinasi

c. Uji Laju alir

Pengujian dilakukan seperti pada pengujian sudut istirahat. Waktu alir ditentukan dengan menggunakan *stopwatch*, dihitung pada saat pati pregelatinasi mulai mengalir hingga berhenti mengalir. Kecepatan alir dihitung dengan rumus (Aulton, 1988: 207):

$$\text{Laju alir} = \frac{\text{bobot amilum pregelatinasi (g)}}{\text{waktu alir (s)}}$$

d. Penetapan bobot jenis ( $B_j$ ) sejati

Penetapan  $B_j$  sejati dilakukan dengan cara ditimbang piknometer 25 ml yang kosong (a), kemudian piknometer diisi dengan paraffin cair dan ditimbang kembali (b) (Voight, 1995; 159).

$$B_j \text{ Parafin} = \frac{b-a \text{ (g)}}{25 \text{ (ml)}}$$

Pati sebanyak 1 gram diisikan kedalam piknometer kosong kemudian ditimbang (c), lalu paraffin cair dimasukkan kedalamnya hingga penuh, kemudian ditimbang kembali (d)

Bobot jenis sejati dapat dihitung dengan rumus:

$$B_j \text{ sejati} = \frac{(c-a) \times B_j \text{ Parafin Cair}}{(c+b)-(a+d)}$$

e. Uji Bj nyata, Bj mampat, dan porositas

Sebanyak 25 gram pati pregelatinasi dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volumenya (Bj nyata). Kemudian dilakukan pengetukan dengan alat dan dicatat volume ketukan ke 10, ke 50, dan ke 500 (Bj mampat), lalu dilakukan perhitungan sebagai berikut (Olowosulu, 2011: 40):

$$\begin{aligned} \text{Bj nyata} &= \frac{\text{bobot pati pregelatinasi (g)}}{\text{volume pati pregelatinasi(ml)}} \\ \text{Bj mampat} &= \frac{\text{bobot pati pregelatinasi (g)}}{\text{volume mampat pati pregelatinasi(ml)}} \\ \text{Porositas} &= \left[ 1 - \frac{\text{bobot pati pregelatinasi(g)}}{\text{Bj Sejati pati pregelatinasi(g/ml)}} \times 100 \% \right] \end{aligned}$$

f. Penentuan Indeks Kompresibilitas dan Rasio Hausner

Ditimbang pati pregelatinasi sebanyak 25 gram, dimasukkan kedalam gelas ukur 100 ml dan dicatat volumenya ( $V_o$ ), kemudian dilakukan pengetukan dengan alat sebanyak 500 kali dan dicatat kembali volumenya ( $V$ ) kemudian dihitung indeks kompresibilitasnya ( $I$ ) dengan rumus (USP, 2007: 1174):

$$I = \frac{V_o - V}{V} \times 100\%$$

Keterangan:

$I$  = Indeks Kompresibilitas (%)

$V_o$  = Volume pati pregelatinasi sebelum dimampatkan (ml)

$V$  = Volume pati pregelatinasi setelah dimampatkan (ml)

Rumus rasio haussner yaitu :

$$\text{Rasio Hausner} = \frac{V_o}{V}$$

Keterangan:

$V_o$  = Volume pati pregelatinasi sebelum dimampatkan (ml)

$V$  = Volume pati pregelatinasi setelah dimampatkan (ml)

## g. Penetapan LOD

Susut saat pengeringan dinyatakan sebagai “*Loss On Drying*” (LOD) yaitu suatu pernyataan kadar kelembaban, dilakukan dengan menimbang pati pregelatinasi yang dikeringkan pada suhu 105<sup>0</sup>C hingga tercapai bobot konstan yang dihitung dengan rumus (Davies, 2013: 1185):

$$\% \text{ LOD} = \frac{\text{Bobot pati pregelatinasi awal} - \text{bobot pati pregelatinasi kering}}{\text{bobot pati pregelatinasi awal}} \times 100 \%$$

## 5. Pembuatan Tablet

## a. Formulasi Tablet

Tabel 7. Rancangan Formula

Bahan	Formula			Kegunaan
	I	II	III	
Paracetamol (mg)	500	500	500	Zat aktif
Pati biji alpukat Pregelatinasi (%)	5	10	15	Penghancur
Talk %	5	5	5	Pelicin
Avicel <sup>®</sup> PH 102	Ad 650 mg	Ad 650 mg	Ad 650 mg	Pengisi dan pengikat

## b. Pembuatan tablet

Pembuatan tablet dilakukan dengan metode kempa langsung yaitu setiap formula, ditimbang bahan-bahan untuk pembuatan 100 tablet dengan dosis paracetamol 500 mg/tablet. Dicampur paracetamol dan pati biji alpukat pregelatinasi hingga homogen. Kemudian dimasukkan Avicel<sup>®</sup>PH 102 dan pencampuran dilanjutkan kembali. Terakhir dimasukkan talk dan dicampur hingga homogen. Campuran siap dicetak dengan mesin pencetak tablet lalu dilakukan evaluasi tablet.



### c. Evaluasi Tablet

#### 1) Penampilan fisik dan keseragaman bobot

Pengamatan dilakukan secara organoleptis meliputi bentuk, warna, tekstur permukaan, bau, dan kerusakan tablet. Keseragaman bobot dapat ditetapkan sebagai berikut: ditimbang 20 tablet, lalu dihitung bobot rata-rata tiap tablet. Kemudian timbang tablet satu persatu, tidak boleh lebih dari 2 tablet bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom A dan tidak boleh satu tablet pun bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari yang ditetapkan pada kolom B. Jika perlu gunakan 10 tablet yang lain dan tidak satu tablet yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan dalam kolom A maupun kolom B (Dirjen POM, 1979: 7).

#### 2) Uji keseragaman ukuran

Diambil 20 tablet secara acak, kemudian masing-masing tablet diukur diameter dan tebalnya dengan menggunakan jangka sorong. Kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1 \frac{1}{3}$  tebal tablet (Dirjen POM, 1976: 6).

#### 3) Uji kekerasan tablet

Diambil 6 tablet secara acak, lalu dimasukkan satu per satu ke dalam alat *hardness tester* yang diset sesuai dengan jumlah tablet yang diuji dan alat dinyalakan. Saat tablet pecah, pada alat akan tertera kekerasan tablet yang dinyatakan dalam satuan newton. Data hasil pengujian kekerasan tablet dicatat. Persyaratan kekerasan tablet berkisar antara  $4-8 \text{ kg/cm}^2$  (Parrot, 1971:82).

#### 4) Uji kerapuhan tablet

Diambil 10 tablet secara acak kemudian dibersihkan, ditimbang bobotnya ( $W_1$ ) dan dimasukkan ke dalam alat *friability tester*. Alat dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet kemudian dikeluarkan, dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali ( $W_2$ ). Dihitung % kerapuhan tablet. Persyaratan kerapuhan tablet tidak boleh lebih dari 1% (Olowosulu, 2011: 41):

$$\% F = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100\%$$

Ket : F = indeks kerapuhan

$W_1$  = bobot awal

$W_2$  = bobot akhir

#### 5) Uji waktu hancur

Diambil enam buah tablet kemudian dimasukkan satu per satu ke dalam masing-masing tabung basket disusul dengan cakram penuntun. Basket dimasukkan kedalam gelas kimia yang diisi dengan air suling sebanyak 900 ml dengan suhu 36°C-38°C sebagai media. Kemudian basket dinaik turunkan secara teratur 30 kali tiap menit. Pengujian dilakukan sampai semua tablet keluar dari keranjang. Waktu yang dibutuhkan akan tertera pada alat. Persyaratan untuk waktu yang dibutuhkan tidak lebih dari 15 menit (Depkes RI, 1995: 1087).

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Pengamatan**

1. Hasil Rendamen Pati Biji Alpukat

Tabel 8. Hasil Rendamen Pati Biji Alpukat

Sampel	Bobot Pati Biji Alpukat	% Rendamen
Biji alpukat 2,9 kg	369,25 g	12,73

2. Pengamatan Organoleptis

Tabel 9. Hasil Pengamatan Organoleptis

No	Parameter	Pati Biji Alpukat	Pati Biji Alpukat Pregelatinasi
1.	Bentuk	Serbuk halus	Serbuk Kristal
2.	Warna	Putih gading	Coklat
3.	Bau	Tidak berbau	Tidak berbau
4.	Rasa	Tidak berasa	Tidak berasa

3. Evaluasi Pati Biji Alpukat Pregelatinasi

Tabel 10. Hasil Evaluasi Pati Pregelatinasi

No	Parameter pengukuran	Hasil	Persyaratan
1.	Analisis Ukuran Partikel ( $\mu\text{m}$ )	231, 30	Tidak boleh < 149 dan lebih > 420 $\mu\text{m}$
2.	Uji Sudut Istirahat ( $^{\circ}$ )	22, 76	$\leq 40$
3.	Uji Laju Alir (g/det)	7, 40	4-10
4.	Bj Sejati (g/ml)	1, 21	$\geq 1\text{g/ml}$
5.	Bj Nyata (g/ml)	0, 68	-
6.	Bj Mampat (g/ml)	0, 72	Tidak menyusut > 2 ml
7.	Porositas (%)	40, 84	10-90
8.	Indeks Kompresibilitas (%)	3, 77	$\leq 20$
9.	Rasio Hausner	1, 03	$\leq 1,25$
10.	LOD (%)	0, 39	< 15

## 4. Evaluasi Massa Cetak

Tabel 11. Hasil Evaluasi Massa Cetak

No	Parameter Pengukuran	Hasil			Persyaratan
		FI	FII	FIII	
1.	Uji Sudut Istirahat (°)	36,55	28,62	28,67	≤ 40
2.	Uji Laju Alir (g/det)	6,26	5,06	4,82	4-10
3.	Indeks Kompresibilitas (%)	5,72	4,76	7,16	≤ 20
4.	Rasio Hausner	1,05	1,04	1,06	≤ 1,25

## 5. Evaluasi Sifat Fisik Tablet

Tabel 12. Hasil Evaluasi Sifat Fisik Tablet

No	Hasil Evaluasi	Hasil			Persyaratan
		FI	FII	FIII	
1.	Organoleptis				-
	a. Bentuk fisik	Bulat pipih	Bulat pipih	Bulat pipih	
	b. Warna	Putih	Putih kecoklatan	Putih kecoklatan	
	c. Bau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	
	d. Rasa	Pahit	Pahit	Pahit	
	e. Tekstur	Licin	Agak kasar	Kasar	
2.	Keseragaman Ukuran				Diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari $1\frac{1}{3}$ tebal tablet
	a. Diameter (cm)	1,22	1,22	1,22	
	b. Tebal (cm)	0,51	0,42	0,52	
3.	Keseragaman bobot (%)	0,49	0,44	0,55	Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobot rata-ratanya lebih besar dari 5% dan tidak satu tablet pun yang bobotnya

					menyimpang lebih dari 10%
4.	Kekerasan tablet (kg)	4,51	6,39	4,23	4-8 kg
5.	Kerapuhan tablet (%)	1,47	0,73	1,50	< 1%
6.	Waktu hancur tablet (menit)	0,27	0,10	0,04	< 15 menit

## B. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengolah biji alpukat menjadi salah satu excipien dalam pembuatan tablet kempa langsung yaitu bahan penghancur yang dimodifikasi menjadi pati pregelatinasi.

Biji alpukat mengandung senyawa fenolik yang dapat menyebabkan adanya reaksi pencoklatan (*browning*) sehingga pati yang dihasilkan juga agak coklat. Maka pada penelitian ini, ditambahkan zat anti browning yaitu natrium metabisulfid 2000 ppm untuk mencegah pencoklatan tersebut karena berdasarkan penelitian Chandra Andy pada tahun 2013 natrium metabisulfid merupakan senyawa antibrowning yang bagus karena menghambat proses pencoklatan yang paling lama dibanding dengan asam askorbat, asam asetat dan asam sitrat (Chandra Andy, 2013: 21). Dari hasil ekstraksi pati diperoleh rendamen pati sebesar 369,25 gram atau 12,73% pati biji alpukat. Kemudian dilakukan proses pregelatinasi yaitu pati yang dibuat dengan pemanasan suspensi pati diatas suhu gelatinasinya, kemudian dikeringkan (Rowe, *et al.* 2009: 691).

Dari hasil penelitian diperoleh suhu gelatinasi pati biji alpukat adalah 72<sup>0</sup>C. Pati pregelatinasi dibuat dengan metode pregelatinasi sempurna sehingga pati dipanaskan pada suhu diatas gelatinasinya yaitu 75<sup>0</sup>C karena pada suhu diatas suhu gelatinasinya setiap partikel pati akan mengalami degradasi yang akan menyebabkan komponen yang terdapat dalam granula keluar terutama amilosa dan amilopektin dan

terjadi ikatan antar gugus hidrogen dari masing-masing komponen (Cui, 2005: 202). Pati biji alpukat yang telah mengalami modifikasi menjadi pati pregelatinasi mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan karena reaksi browning non enzimatis karena pemanasan pada waktu pembuatan.

Pati pregelatinasi dalam formulasi tablet dapat digunakan sebagai pengikat dan penghancur. Pati biji alpukat pregelatinasi yang dibuat dengan metode pregelatinasi sempurna mengandung 20-30% amilosa (Rowe, 2009:691) sehingga memiliki beberapa keuntungan sebagai eksipien tablet antara lain mempunyai kemampuan sebagai penghancur tablet, dan dapat mempercepat kecepatan pelepasan zat aktif yang sukar larut dalam air. Hal ini sesuai dengan hasil orientasi yang menunjukkan pati biji alpukat pregelatinasi dalam keadaan kering daya ikatnya masih rendah sehingga menyebabkan tablet rapuh. Selain itu, tujuan dari modifikasi fisik (pregelatinasi) adalah untuk meningkatkan ukuran partikel sehingga diperoleh ukuran partikel yang lebih besar. Dengan ukuran partikel yang lebih besar maka sifat alir yang lebih baik daripada dalam bentuk serbuknya sehingga cocok untuk dikempa langsung.

Berdasarkan hasil evaluasi pati biji alpukat pregelatinasi diperoleh ukuran partikel pati biji alpukat pregelatinasi adalah 231,30  $\mu\text{m}$ , nilai sudut istirahat pati biji alpukat pregelatinasi adalah  $22,76^\circ$ , laju alir pati biji alpukat pregelatinasi adalah 7,40 g/det, bobot jenis sejati adalah 1,21g/ml, bobot jenis nyata, bobot mampat dan porositas pati biji alpukat pregelatinasi adalah 0,68 g/ml, 72 g/ml dan 40,84%, nilai indeks kompresibilitas dan rasio hausner pati biji alpukat pregelatinasi adalah 2,77% dan 1,03 serta nilai LOD 0,39%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pati biji alpukat memiliki fluiditas dan kompresibilitas yang baik karena memenuhi persyaratan

dimana ukuran partikel pati pregelatinasi, tidak boleh kurang dari 149  $\mu\text{m}$  dan tidak lebih dari 420  $\mu\text{m}$  (Rowe, 2009: 693), sudut istirahat yang baik yaitu  $20^{\circ}$ - $40^{\circ}$  (USP 30<sup>th</sup>, 2007: 643), laju alir yaitu  $>10$  g/det (bebas mengalir) dan 4-10 g/det (mudah mengalir) (Aulton, 1988: 207), range porositas yaitu 10%-90%, indeks kompresibilitas dan rasio hausner yang baik untuk dikempa yaitu  $\leq 20\%$  dan 1,25 (USP 30<sup>th</sup>. 2007: 1174) serta persyaratan LOD pati pregelatinasi yaitu  $<15\%$  (Rowe, 2009:693). Sehingga, pati biji alpukat pregelatinasi dapat digunakan sebagai eksipien tablet yaitu bahan penghancur pada kempa langsung.

Berdasarkan hasil evaluasi massa cetak tablet, diperoleh nilai sudut istirahat FI (5%)  $36,55^{\circ}$ ; FII (10%)  $28,62^{\circ}$  dan FIII (15%)  $28,67^{\circ}$ . Hasil uji laju alir berturut-turut 6,26 g/det; 5,06 g/det dan 4,82 g/det. Hasil uji indeks kompresibilitas yaitu 5,72%; 4,76% dan 7,16 % dan rasio hausner 1,05; 1,04 dan 1,06. Hasil evaluasi menunjukkan massa cetak tablet memenuhi persyaratan untuk dikempa karena persyaratan sudut istirahat yang baik adalah  $20^{\circ}$ - $40^{\circ}$  (USP 30<sup>th</sup>, 2007: 643), laju alir 4-10 g/det yang menunjukkan massa cetak mudah mengalir (Aulton, 1988: 207), indeks kompresibilitas dan rasio hausner yang baik  $\leq 20\%$  dan  $\leq 1,25$  (USP 30<sup>th</sup>. 2007: 1174).

Hasil evaluasi tablet menunjukkan pati biji alpukat pregelatinasi menghasilkan tablet yang berwarna putih kecoklatan pada FII dan FIII yang dipengaruhi oleh warna pati pregelatinasi yang mengalami reaksi browning sehingga menjadi coklat. Hasil uji keseragaman ukuran pada setiap formula (tabel 21) menunjukkan bahwa ukuran tablet memenuhi persyaratan yang ditetapkan yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1\frac{1}{3}$  tebal tablet (Dirjen POM, 1979:6). Hasil uji keseragaman bobot tablet pada semua formula (tabel 22) menunjukkan bahwa FII dan

FIII memenuhi persyaratan ketentuan keseragaman bobot tablet dimana tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang lebih dari 5% dan tidak boleh satupun tablet yang bobotnya menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya (Dirjen POM, 1979:7). Sedangkan FI tidak memenuhi persyaratan. Hal ini disebabkan karena salah satu faktor yang mempengaruhi keseragaman bobot adalah sifat alir. Sifat alir massa cetak FI masuk dalam rentang cukup baik (USP, 2009:643), tetapi perbedaan tekanan kompresi pada masing-masing tablet mempengaruhi pengisian pada ruang kompresi oleh *hopper* dengan volume konstan, sehingga akan diperoleh tablet dengan bobot yang tidak seragam.

Hasil uji kekerasan menunjukkan semua formula memenuhi syarat kekerasan tablet yang baik yaitu 4 kg sampai 8 kg (Hadisoewignyo, Lannie, 2013:118). Kekerasan rata-rata FI yaitu 4,51 kg, FII 6,39 kg dan FIII 4,22 kg. Adanya perbedaan Tekanan kompresi sehingga ketiga formula memiliki perbedaan sifat alir dan diperoleh kekerasan yang bervariasi, yang disebabkan oleh partikel yang semakin kecil, sehingga semakin banyak massa tablet yang terisi ke dalam pencetak tablet yang menyebabkan tablet menjadi keras.

Pada uji kerapuhan, hanya FII yang memenuhi persyaratan kerapuhan tablet yang tidak lebih dari 1% yaitu 0,73% (Lachman, *et al.* 1994: 654). Sedangkan FI memiliki nilai kerapuhan 1,47% dan FIII memiliki nilai kerapuhan 1,50%. Hal ini disebabkan karena pada FIII konsentrasi bahan pengikat yang digunakan rendah sehingga menyebabkan rendahnya ikatan antar partikel sehingga partikel satu dengan yang lain dalam massa cetak tablet mudah mengalami pelepasan dan menimbulkan kerapuhan dalam tablet. Sedangkan pada FI kerapuhan disebabkan karena distribusi



pati biji alpukat pregelatinasi yang tidak merata sehingga ada rongga yang kosong pada tablet yang menyebabkan tablet menjadi rapuh..

Pada uji waktu hancur, ketiga formula tablet memenuhi persyaratan waktu hancur untuk tablet tidak bersalut tidak lebih dari 15 menit (Depkes RI, 1995: 1087) dimana FI memiliki waktu hancur 0,24 menit, FII memiliki waktu hancur 0,10 menit dan FIII memiliki waktu hancur 0,04 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah bahan penghancur (pati biji alpukat pregelatinasi) maka waktu hancur tablet menjadi semakin cepat. Dengan adanya bahan penghancur yang bercampur secara merata dalam tablet menyebabkan tablet mengembang dan penyusun tablet akan terdesak dan akhirnya tablet hancur (Siregar dan Wirakarsa, 2010: 89). Waktu hancur pati biji alpukat pregelatinasi lebih cepat dibandingkan dengan pati singkong pregelatinasi dalam penelitian Rahayu Ningsih (2010) tentang “Pengaruh Penggunaan Amilum Singkong Pregelatinasi sebagai Bahan Penghancur pada Kempa Langsung” dimana waktu hancur amilum singkong pregelatinasi adalah 0,80 menit.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, tablet yang dihasilkan pada FII memenuhi persyaratan tablet yang baik sesuai dengan persyaratan yang tercantum pada literatur farmasi sedangkan tablet pada FI tidak memenuhi persyaratan keseragaman bobot serta kerapuhan dan tablet pada FIII tidak memenuhi persyaratan kerapuhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pati biji alpukat pregelatinasi dapat digunakan sebagai eksipien kempa langsung sebagai bahan penghancur
2. Konsentrasi optimum pati biji alpukat pregelatinasi sebagai penghancur yang menghasilkan tablet yang memenuhi persyaratan tablet yang baik adalah FII (10%)

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya dilakukan penelitian tentang metode yang tepat untuk pemutihan pati biji alpukat.
2. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan tentang pemanfaatan pati biji alpukat di bidang teknologi farmasi

## KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim.

Almatsier. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: Gramedia, 2004.

Amidon, *et al.* "Developing solid oral dosage form pharmaceutical theory and practice." *Particle, Powder, and Compact Characterization* In Yihong Qiu, Yisheng Chen, Zhang, G. G. Z., Lirong Liu, & Porter, W. R (Ed.) (2009). <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780444532428000084> (Diakses 5 Januari 2016).

Alsuhehndra, *et al.* *Ekstraksi dan Karakteristik Senyawa Fenolik dari Biji Alpukat (Persea americana Mill)*. Bandung: Proseding Seminar Nasional PATPI, 2007.

Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: UI-Press, 2008.

Ansel, *et al.* *Bentuk Sediaan Farmasetis dan Rute Penghantaran Obat Ed. 9*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2014.

Anwar, E. Yusmarlina & Rahmat. *Fosforilasi Pregelatinisasi pati garut sebagai matriks tablet lepas terkendali teofilin*. *Majalah farmasi Indonesia* 17 No.1. (2006): h. 37-44.

Aulton, Michael. *Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design*. New York: Churcill livingstone, 1988.

Bayu, Aditya. *Pengobatan Herbal*. Jakarta: Nusa Creativa. 2013.

Bhowmik, *et al.* *J Chem and Pharm Research*, "Fast dissolving tablet: an overview" 1 No. 1. (2009). <http://jocpr.com/first-issue/JOCPR-14.pdf>. (Diakses 4 Januari 2016).

Chandra, Andy *et al.* "Pengaruh pH dan Jenis Pelarut pada Perolehan dan Karakterisasi Pati dari Biji Alpukat." Laporan hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan, 2013.

Chel, Luis *et al.* New york academic Press, Elsevier Inc, *Some physicochemical and rheological properties of starch isolated from avocado seeds*. (2015). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26800900> (Diakses pada 4 Januari 2016).

Cui, *et al.* *Starch Modification and Application in Food Carbohydrates: "Chemistry, Physical Properties, and Applications*. Florida: CRC press taylor & Francis group, LLC, 2009.


Davies, *et al.* *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences*, "Evaluation of New Binder Isolated from *Tinospora cordifolia* for the Preparation of Paracetamol Tablets" (2013).

[http://www.rjpbcs.com/pdf/2013\\_4%282%29/%5B128%5D.pdf](http://www.rjpbcs.com/pdf/2013_4%282%29/%5B128%5D.pdf). (Diakses 4 Agustus 2016)

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Depag RI, 2009.
- Dirjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Depkes RI, 1979.
- \_\_\_\_\_. *Farmakope Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Depkes RI, 1995.
- Elfiyani, Rahmah *et al.* Perbandingan Penggunaan Asam Sitrat dan Asam Tartrat terhadap Sifat Fisik Granul Effervescent Ekstrak Kering Kulit Buah Manggis (*Garcinia mangostana* L.) *Media Farmasi* Vol.11. (2014): h.35-40.
- Hadisoewignyo, Lannie, Achmad Fudholi. *Sediaan Solida*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Handayani, Titi. *Apotek Hidup*. Jakarta: Padi, 2013.
- Jumaraini Louise. *The essence of Indonesia SPA: SPA Indonesia gaya Jawa dan Bali*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Katzung, G. Betram. *Farmakologi Dasar dan Klinik*. Jakarta: EGC, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Kitab Al-Quran Al-Fatih dengan Alat Peraga Tajwid Kode Arab*. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Kementerian Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kemenkes RI, 2014.
- Lachman, Leon *et al.* *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Jakarta: UI Press, 1994.
- Lieberman, Herbert *et al.* *Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets Vol.1*. NY-Basel: Marcel Dekker, Inc., 1989.
- Mariana, Ana. *Alpukat*. Surabaya: Stomata, 2012.
- Martin A, *et al.* *Farmasi Fisik II Edisi 3*. Terjemahan: Yoshita. UI Press. Jakarta, 1993.
- Marshall, Janette. *Power Food*. Terj Pracasti Angiea, *Indonesia Makanan Sumber tenaga*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2008.
- Olowosulu, A.K., A. Oyi., A.B. Isah., M.A. Ibrahim. *Formulation and Evaluation of Novel Coprocessed Excipients of Maize Starch and Acacian Gum (StarAc) For Direct Compression Tableting*. *Int. J. of Pharm Res and Innov*, Vol. 2. 2011.
- Parrot, L. *Pharmaceutical Technology Fundamental Pharmaceutics*. USA: Burgess Publishing Co. 1971.
- Perez, S, Baldwin dan Gallant. Structural features of starch granules. Dalam J.Bemiler dan R. Whistler. *Starch Chemistry and technology* 3<sup>rd</sup> ed. New york academic Press, Elsvier Inc. (2009): h. 149-192.


- Rahayuningsih, Dwi *et al.* *Pengaruh Penggunaan Amilum Singkong Pregelatinasi Sebagai Bahan Penghancur Terhadap Sifat Fisik Tablet Aspirin*. Pharmacy, Vol.07 No. 03, (2010): h. 28-38.
- Rahman, Farida. “*Pengaruh Konsentrasi Natrium Metabisulfit ( $Na_2S_2O_5$ ) dan Suhu Pengeringan terhadap Mutu Pati Biji Alpukat (*Persea americana mill*)*”. Skripsi Sarjana, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Rowe, Raymond *et al.* *Handbook of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition*. Great Britain: RPS Publishing, 2009.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al- Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-qur'an*, Cetakan V. Jakarta: Lentera hati, 2012.
- Siregar, Charles J.P. dan Wikarsa, S. *Teknologi Farmasi Sediaan Tablet Dasar-Dasar Praktis Cetakan II*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta, 2010.
- Soenanto, Hardi. *100 Resep Sembuh Hipertensi, Asam Urat, dan Obesitas*, Jakarta: PT Elex Media, 2009.
- Sweetman, Sean C. *Martindale The Complete Drug Reference Thirty-sixth Edition*. Great Britain: RPS Publishing, 2009.
- The Departement of Health. *British Pharmacopeia*. London: Crown Copyright, 2009.
- Tjitrosoepomo, G. *Taksonomi Tumbuhan Spermathophyta*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- United States Pharmacopeial Convention. *United States Pharmacopoeia (Edisi ke 30)*. USA: United States Pharmacopeial Convention, 2007.
- \_\_\_\_\_. *United States Pharmacopoeia (Edisi ke 32)*. USA: United States Pharmacopeial Convention, 2009.
- Winarti, S. dan Y. Purnomo. 2006. *Olahan Biji*. Surabaya. Trubus Agrisarana, 2006.
- Winkanda, Putra Satria. *Sehat dengan Herbal tanpa Dokter*. Jakarta: Citra Media, 2013.
- Wirayudha, Ocky Prayoga. *Pelestarian Lingkungan Hidup menurut Islam*. (2010). <http://ockyprayogawirayudha.student.umm.ac.id/2010/01/29/pelestarianlingngan-hidup-menurut-islam>. (Di akses 30 Januari 2012).
- Voigt, R. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Zulhida, Rahmi dan Hery Sugiarto. *Pemanfaatan Biji Alpukat sebagai Bahan Pembuat Pati*. Agrium Volume 18 No. 2, (2013): h. 144-148.

### Lampiran 1. Ekstraksi Pati




## Lampiran 2. Pregelatinasi

### a. Penentuan Suhu Gelatinasi




b. Pembuatan Pati terpregelatinasi, tablet dan evaluasinya







### Lampiran 3. Dokumentasi Hasil Penelitian



Gambar 8. Biji Alpukat




Gambar 9. Potongan biji alpukat




Gambar 10. Perendaman Biji Alpukat dengan Larutan  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$  2000 ppm (1:5 g/ml)




Gambar 11. Pati Biji Alpukat



Gambar 12. pati biji alpukat terpregelatinasi



Gambar 13. Massa cetak tablet Tablet paracetamol mengandung pati biji alpukat pregelatinasi (a) FI (5%) (b) FII (10%) (c) FIII (15%).



Gambar 14. Tablet paracetamol mengandung pati biji alpukat pregelatinasi (a) FI (5%) (b) FII (10%) (c) F III (15%).

UNIVERSITAS NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

#### Lampiran 4. Hasil Evaluasi Pati Pregelatinasi

Tabel 13. Distribusi Ukuran Partikel Pati Biji Alpukat terpregelatinasi

No. Ayakan	Ukuran Lubang (x)	Berat Tertahan (g)	% Tertahan (y)	x.y
5	4 mm	-	-	-
10	2 mm	0,0191	0,0775	0,1550
18	1 mm	0,0131	0,0532	0,0532
35	0,5 mm	0,0050	0,0203	0,1015
120	0,125 mm	19,3742	78,6961	9,8370
230	0,63 mm	4,7473	19,2830	12,1482
325	0,45 mm	0,4603	1,8699	0,8414
Total		24,619	100	23,1363

Ukuran Partikel : total  $xy/100 = 23,1363/100 = 0,2313$  mm

**Persyaratan:** ukuran partikel pati pregelatinasi tidak boleh kurang dari 149  $\mu\text{m}$  dan tidak lebih dari 420  $\mu\text{m}$  (Rowe, 2009: 693).

Tabel 14. Uji Sudut Istirahat

Perlakuan	Sudut Istirahat ( $^{\circ}$ )
I	21,50
II	26,05
III	20,75
Rata-rata	22,76

**Persyaratan:** tidak melebihi  $40^{\circ}$  (Lachman, 1994:685).

Tabel 15. Uji laju alir

Perlakuan	Laju Alir (g/detik)
I	5,64
II	7,10
III	9,47
Rata-rata	7,40

**Persyaratan:** Laju alir yang baik adalah  $>10$  g/det (bebas mengalir) dan 4-10 g/det (mudah mengalir) (Aulton, 1988: 207).

Tabel 16. Uji Penetapan Bj Sejati

Perlakuan	Bj Sejati (g/ml)
I	1,38
II	1,38
III	0,89
Rata-rata	1,21

**Persyaratan:** tenggelam >1 g/ml, mengapung <1 g/ml, melayang = 1g/ml.

Tabel 17. Uji Bj nyata, Bj mampat dan Porositas

Perlakuan	Bj nyata (g/ml)	Bj Mampat (g/ml)	Porositas (%)
I	0,69	0,73	39,69
II	0,69	0,71	41,42
III	0,67	0,71	41,42
Rata-rata	0,68	0,72	40,84

**Persyaratan:** porositas 10-90%.

Tabel 18. Uji Indeks Kompresibilitas dan Rasio Hausner

Perlakuan	Kompresibilitas (%)	Rasio Hausner
I	2,85	1,02
II	5,71	1,05
III	2,77	1,02
Rata-rata	3,77	1,03

**Persyaratan:** Kompresibilitas dan rasio hausner tidak melebihi 20% dan 1,25 (USP 30<sup>th</sup>. 2007: 1174).

Tabel 19. Penetapan LOD

Perlakuan	LOD (%)
I	0,46
II	0,24
III	0,49
Rata-rata	0,39

**Persyaratan :** <15% (Rowe, 2009: 693).

### Lampiran 5. Hasil Evaluasi massa cetak tablet

Tabel 20. Uji sudut istirahat

Perlakuan	Sudut istirahat (°)		
	FI	FII	FIII
I	33,00	29,44	32,50
II	31,74	25,64	30,52
III	29,15	30,79	32,85
Rata-rata	36,55	28,62	28,67

**Persyaratan:** tidak melebihi  $40^{\circ}$  (Lachman, 1994:685).

Tabel 21. Uji Laju Alir

Perlakuan	Laju Alir (g/detik)		
	FI	FII	FIII
I	4,78	5,64	5,58
II	7,14	3,15	4,46
III	6,88	6,41	4,44
Rata-rata	6,26	5,06	4,82

**Persyaratan:** Laju alir yang baik adalah  $>10$  g/det (bebas mengalir) dan 4-10 g/det (mudah mengalir) (Aulton, 1988: 207).

Tabel 22. Uji Indeks Kompresibilitas

Perlakuan	Indeks Kompresibilitas (%)		
	FI	FII	FIII
I	5,00	4,76	7,31
II	4,87	4,76	9,30
III	7,31	4,76	4,87
Rata-rata	5,72	4,76	7,16

Tabel 23. Uji Rasio Hausner

Perlakuan	Rasio hausner		
	FI	FII	FIII
I	1,05	1,04	1,07
II	1,04	1,04	1,09
III	1,07	1,04	1,04
Rata-rata	1,05	1,04	1,06

**Persyaratan:** Kompresibilitas dan rasio hausner tidak melebihi 20% dan 1,25 (USP 30<sup>th</sup>. 2007: 1174).

### Lampiran 6. Hasil Evaluasi Sifat Fisik Tablet

Tabel 24. Uji Keseragaman Ukuran

No	FI		FII		FIII	
	d (cm)	t (cm)	d (cm)	t (cm)	d (cm)	t (cm)
1.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
2.	1,22	0,52	1,22	0,42	1,22	0,51
3.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
4.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,20	0,53
5.	1,22	0,53	1,22	0,42	1,22	0,53
6.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,53
7.	1,22	0,51	1,21	0,42	1,22	0,53
8.	1,22	0,52	1,22	0,42	1,22	0,52
9.	1,22	0,52	1,22	0,42	1,22	0,53
10.	1,22	0,51	1,22	0,40	1,22	0,52
11.	1,23	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
12.	1,23	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
13.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
14.	1,22	0,52	1,22	0,43	1,22	0,52
15.	1,22	0,51	1,22	0,43	1,22	0,52
16.	1,22	0,52	1,22	0,42	1,22	0,52
17.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
18.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
19.	1,22	0,52	1,22	0,43	1,22	0,52
20.	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52
x	1,22	0,51	1,22	0,42	1,22	0,52

**Persyaratan:** Tablet yang baik mempunyai diameter tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari  $1\frac{1}{3}$  tebal tablet (Dirjen POM, 1976: 6).

Tabel 25. Uji Keseragaman Bobot

No	Bobot tablet (g)					
	FI	Penyimpangan (%)	FII	Penyimpangan (%)	FIII	Penyimpangan (%)
1.	0,4893	1,56	0,4540	1,93	0,5638	2,26
2.	0,4151	16,49	0,4593	3,12	0,5194	5,78
3.	0,5355	7,72	0,4284	3,81	0,5408	1,90
4.	0,3954	20,45	0,4475	0,47	0,5570	1,90
5.	0,5226	5,12	0,4423	0,69	0,5540	0,48
6.	0,5155	3,70	0,4414	0,89	0,5380	2,41
7.	0,4970	0,02	0,4271	4,10	0,5518	0,09
8.	0,4986	0,30	0,4356	2,20	0,5399	2,06
9.	0,5020	0,97	0,4246	4,66	0,5476	0,67
10.	0,5053	0,98	0,4529	1,86	0,5678	2,99
11.	0,4805	3,33	0,4733	6,26	0,5680	3,02
12.	0,5037	1,32	0,4558	2,33	0,5525	0,21
13.	0,5204	4,68	0,4403	1,15	0,5563	0,90
14.	0,5059	1,77	0,4318	3,05	0,5635	2,21
15.	0,4907	1,28	0,4496	0,94	0,5566	0,96
16.	0,5366	7,94	0,4473	0,42	0,5562	0,88
17.	0,5126	3,11	0,4384	1,57	0,5648	2,44
18.	0,5031	1,20	0,4365	1,99	0,5380	2,41
19.	0,4998	0,54	0,4554	2,17	0,5601	1,59
20.	0,5127	3,13	0,4689	5,27	0,5305	3,77
x	0,4971	4,28	0,4454	2,44	0,5513	1,94

**Persyaratan:** tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobot rata-ratanya lebih besar dari 5% dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari 10% (Dirjen POM, 1979: 7).

Tabel 26. Uji kekerasan tablet

Tablet	Kekerasan tablet (kg)		
	FI	FII	FIII
1	4,38	8,90	3,87
2	5,50	7,60	4,28
3	3,46	3,05	4,07
4	5,60	6,62	4,79
5	3,36	4,48	3,67
6	4,79	7,74	4,69
X	4,51	6,39	4,22

**Persyaratan:** 4-8 kg (Hadisoewignyo, Lannie, 2013: 118).

Tabel 27. Uji Kerapuhan tablet

Formula	Kerapuhan tablet (%)		
	Bobot Awal (g)	Bobot akhir (g)	Persentase (%)
I	5,12	5,04	1,47
II	4,81	4,77	0,73
III	5,57	5,49	1,50

**Persyaratan:** <1% (Lachman, 1994:654).

Tabel 28. Uji Waktu Hancur

Tablet	Waktu hancur (menit)		
	FI	FII	FIII
1	0,27	0,23	0,03
2	0,27	0,07	0,03
3	0,27	0,09	0,03
4	0,27	0,06	0,03
5	0,18	0,15	0,06
6	0,18	0,01	0,04
X	0,24	0,10	0,04

**Persyaratan:** ≤15 menit (Dirjen POM, 1995: 1087).



## Lampiran 7. Sertifikat Analisis Paracetamol

18/08 2022 14:35 FAX 006

**HEBEI JIHENG (GROUP) PHARMACEUTICAL CO., LTD.** **REVIEWED**  
No. 368 Jianshe Street, Bengshui City, Hebe. Province, 053000 P.R. China  
 Tel: +86 318 2990388 Fax 86 3182182958

**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Name of Product			
Name of Product	PARACETAMOL		
Lot No.	31404041	Report No.	1404047
Quantity	10025Kg	Test Date	2014/04/25
Mfg date	2014/04/24	Exp.date	2018/04/23
Quality Standard	BP2011/USP35		

Tests	Standards	Results
Appearance	white or almost white, crystalline powder.	A white crystalline powder.
Identification	A:IR absorption	Positive
	B:UV absorption	Positive
	C:TLC	Positive
Melting point	168-172°C	169.0-170.1°C
Water	Not more than 0.5%	0.10%
Related substances	Impurity J(chloroacetanilide) not more than 10 ppm	Not detected
	Impurity K(4-aminophenol) not more than 50 ppm	2ppm
	Impurity F(4-nitrophenol) not more than 0.05%	Not detected
	Any other impurity not more than 0.05%	0.03%
	Total of other impurities not more than 0.1%	0.03%
Residue on ignition	Not more than 0.1%	0.06%
Chloride	Not more than 0.014%	Less than 0.014%
Sulfate	Not more than 0.02%	Less than 0.02%
Sulfide	Conforms	Conforms
Heavy metals	Not more than 0.001%	Less than 0.001%
Free p-aminophenol	Not more than 0.005%	Less than 0.005%
Limit of P-chloroacetanilide	Not more than 0.001%	Less than 0.001%
Readily carbonizable substances	Conforms	Conforms
Residual solvents	Residual content of acetic acid is limited by the test of loss on drying not more than 0.5%	0.08%
Assay (anhydrous basis)	99.0-101.0%	100.0%
Conclusion:	Complies with BP2011/USP35	
Reported by	Reviewed by	Approved by:

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Qurratul Aeni**, lahir di Belawa Wajo 15 September 1992 dari ayah **Alm. Umar Yusuf BA** dan ibu **Hj. Aisyah** yang selalu mengirim Do'a, memberikan cucuran kasih sayang, bimbingan, didikan, ajaran untuk terus mendekatkan diri pada sang Khalik, dan dorongan melakukan hal bermanfaat untuk kemaslahatan Ummat.

Jenjang pendidikan formal berawal di MIA NO.1 Belawa (2005) kemudian ke SMP Wahyu Makassar (2008), SMA Neg. 1 Belawa (2011) dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya Farmasi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2012 melalui jalur UMB. Selama menempuh masa kuliah aktif di beberapa organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2013-2014 divisi Penelitian dan Pengembangan, dan Dewan Mahasiswa FKIK periode 2014-2015 divisi Keilmuan dan Penalaran.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R