

**OPTIMALISASI JENIS PELARUT PADA EKSTRAKSI KULIT
BUAH DURIAN (*Durio zibethinus Murr.*) SEBAGAI
INHIBITOR KOROSI**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Sains (S.Si) Jurusan Kimia pada
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

WARNIAH
60500112017

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Warniah
NIM : 60500112017
Tempat/Tgl. Lahir : Polmas, 25 Oktober 1993
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jln. Tidung 6 setapak 13, No. 22
Judul Skripsi : Optimalisasi Jenis Pelarut pada Ekstraksi Kulit Buah Durian
(*Durio Zibethinus Murr.*) sebagai Inhibitor Korosi.

menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Samata-Gowa, 19 November 2018

Penulis

Warniah

NIM: 60500112017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Optimalisasi Jenis Pelarut pada Ekstraksi Kulit Buah Durian (Durio Zibethinus Murr.) Sebagai Inhibitor Korosi*” yang disusun oleh Warniah, NIM : 60500112017, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018 M, bertepatan dengan 08 Rabiul Awal 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 19 November 2018 M
08 RabiulAwal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag

Sekretaris : Ummi Zahra, S.Si.,M.Si

Munaqisy I : Aisyah, S.Si.,M.Si


Munaqisy II : Dr. H. M. Sadik Sabry, M.Ag

Pembimbing I : Asriani Ilyas, S.Si., M.Si

PembimbingII : Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin , Segala puji bagi Allah swt. karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Jenis Pelarut pada Ekstraksi Kulit Buah Durian (*Durio Zibethinus* Murr.) Sebagai Inhibitor Korosi”. Tak lupa pula dikirimkan shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, serta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Muh. Rum dan ibunda Hauwah atas do’a dan motivasinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Kimia dan Ibu Dr. Rismawati, S.Si., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4. Ibu Asriani Ilyas, S.Si., M.Si. dan bapak Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku dosen pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktu, memberi bantuan dan saran selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si. dan Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag. selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk memberikan saran perbaikan pada skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Segenap kakak laboran terkhusus untuk Kak Nuraini, S.Si yang selalu memberikan masukan, bimbingan dan saran selama penelitian sampai penyusunan akhir.
8. Ibu Tini selaku analis di Laboratorium Organik Fakultas MIPA UNHAS dan kak Sukri selaku laboran di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
9. Kepada teman seperjuangan penelitian suka maupun duka Hermayani serta Dian Rizky Awaliyah, Rosdiyanti, Fidayanti, Nur Jayanti, Sitti Saerah, Rezki Nurfadillah Utami, Yuliana dan sahabat-sahabatku Wilma. Semua teman-teman Jurusan Kimia yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Amin Ya Rabbal 'alamiin .

Penulis

Warniah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
DAFTAR ISI	vi-viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Korosi	9-17
B. Inhibitor.....	17-19
C. Durian (<i>Durio Zibethinus murr.</i>).....	19

1. Gambaran Umum	19-21
2. Karakteristik Durian	22-23
D. Senyawa Bahan Alam.....	23-24
E. Senyawa Metabolit Sekunder	25-29
F. Ekstraksi	29
1. Maserasi.....	30-32
2. Pelarut.....	32-33
3. Evaporasi	33-34
G. Kinetika Reaksi	34
1. Laju Reaksi.....	34-36
2. Persamaan Laju Reaksi.....	36-39
3. Waktu Paruh	40
4. Konstanta Laju.....	40
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Waktu dan Tempat.....	41
B. Alat dan Bahan.....	41
C. Prosedur Penelitian	42-46
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil	47-50
1. Tabel Pengamatan.....	47-50
2. Reaksi	50-52
B. Pembahasan	54-59

BAB V : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61-63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Hubungan antara K dan Laju Korosi.....	12
Tabel 2. 2. Sifat Fisika Dari Logam Besi.....	14
Tabel 2. 3. Hasil pengamatan Laju Korosi pada Ekstrak Aceton.....	47
Tabel 2. 4. Hasil pengamatan Laju Korosi pada Ekstrak Metanol.....	47
Tabel 2. 5. Hasil pengamatan Laju Korosi pada Ekstrak Etanol.....	48
Tabel 2. 6. Hasil pengamatan Laju Korosi tanpa Penambahan Inhibitor.....	49
Tabel 2. 7. Hasil pengamatan Efisiensi Inhibisi.....	49
Tabel 2. 8. Hasil pengamatan uji Skrining Fitokimia pada Ekstrak Aceton.....	50
Tabel 2. 9. Hasil pengamatan uji Skrining Fitokimia pada Ekstrak Metanol.....	51
Tabel 2. 10. Hasil pengamatan uji Skrining Fitokimia pada Ekstrak Etanol.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Buah Durian Durio zibethinus Murr.....	21
Gambar 2.2: Kerangka dasar alkaloid.....	27
Gambar 2.3 kerangka dasar dari Flavonoid C ₆ -C ₃ -C ₆	28
Gambar 2.4. Rangkaian Alat Evaporator.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja.....	64
Lampiran 2. Skema Kerja Diagram Alir Ekstraksi.Sampel.....	65
Lampiran 3. Diagram Alir Persiapan Bahan Uji.....	66
Lampiran 4. Diagram Alir Pembuatan Larutan Inhibitor.....	67-68
Lampiran 5. Diagram Alir Perendaman Baja dalam Media Korosif.....	69-71
Lampiran 6. Diagram Alir Identifikasi Senyawa.....	72-76
Lampiran 7. Penentuan Laju Korosi.....	77-81
Lampiran 8. Penentuan Efisiensi Inhibisi.....	82-84
Lampiran 9. Gambar Perlakuan.....	85

ABSTRAK

Nama : Warniah
Nim : 60500112017
Judul Skripsi : Optimalisasi Jenis Pelarut pada Ekstraksi Kulit Buah Durian (*Durio Zibethinus Murr.*) sebagai Inhibitor Korosi.

Proses perusakan atau penurunan kualitas suatu bahan logam yang disebabkan karena adanya reaksi dengan lingkungan seringkali disebut sebagai korosi. Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi proses degradasi pada suatu bahan logam yaitu penggunaan Inhibitor organik dengan memanfaatkan bahan alam, salah satunya yaitu kulit buah durian (*Durio Zibethinus Murr.*) yang diekstraksi dan dibuat sebagai larutan inhibitor. Larutan inhibitor dibuat dalam beberapa konsentrasi yaitu 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm dari masing-masing ekstrak aceton, metanol dan etanol. Metode yang digunakan adalah metode kehilangan berat dengan menggunakan besi (Fe) sebagai bahan uji. Laju korosi tertinggi diperoleh dari ekstrak etanol dari masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm yaitu; 84,043%, 85,811% dan 84,171%. Hasil skrining fitokimia menunjukkan adanya senyawa alkloid, flavonoid dan tanin.

Kata Kunci: Korosi, buah durian (*Durio Zibethinus Murr.*), Inhibitor, Skrining Fitokimia

ABSTRACT

Nama : Warniah

Nim : 60500112017

Tesis Title : Optimization Of The Type Of Solvent On The Extraction Of Durian Fruit Skin (*Durio Zibethinus* Murr.) As A Corrosion Inhibitor.

The process of destruction or deterioration in the quality of a metal caused by a reaction with the environment is often referred to as corrosion. One method that is used to overcome the degradation process in a metal material is the use of organic inhibitors by making use of natural materials, one of which is durian fruit skin (*Durio Zibethinus* Murr.) which is extracted and made as an inhibitor solution. Inhibitor solution was made in several concentration is 600 ppm, 800 ppm and 1000 ppm of each extract of acetone, methanol and ethanol. The method used is the method of heavy loss using iron (Fe) as the test material. The highest corrosion rate was obtained from the ethanol extract of each concentration of 600 ppm, 800 ppm and 1000 ppm, namely; 84,043%, 85,811% and 84,171%. Phytochemical screening results indicate alkaloid compounds, flavonoids and tannins.

Keywords: Corrosion, durian fruit (*Durio Zibethinus* Murr.), Inhibitors, Phytochemical screening

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tanda kemajuan ekonomi di Indonesia adalah semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, baik yang bergerak dalam industri jasa maupun industri barang. Suatu perusahaan seringkali mengalami suatu masalah. Misalnya, kurangnya pemeliharaan alat-alat produksi yang dapat mengakibatkan terjadinya korosi atau pengkaratan. Selain itu, masalah yang sering kali juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari ialah penggunaan material logam yang semakin banyak sehingga memungkinkan terjadinya korosi.¹

Proses terjadinya korosi sangat berpengaruh besar, baik itu dari segi perekonomian hingga masalah lingkungan. Berdasarkan dari segi perekonomian dapat menyebabkan tingginya biaya perawatan, biaya bahan bakar dan energi akibat kebocoran uap serta kerugian produksi pada suatu industri akibat adanya pekerjaan yang terhenti pada waktu perbaikan bahan yang terserang korosi. Sedangkan dari segi lingkungan, adanya proses pengkaratan besi yang berasal dari berbagai konstruksi, dapat menyebabkan lingkungan tercemar.²

Korosi atau lebih dikenal sebagai pengkaratan merupakan suatu peristiwa penurunan kualitas atau kerusakan suatu bahan logam yang disebabkan karena adanya reaksi dengan lingkungan. Baik itu berupa udara, air dan yang lainnya. Untuk

¹Raden Haryo Bimo Setiarto, "Studi Kasus: Aspek Biokimiawi Mikrobial Korosi Dan Cara Penanggulangannya Dalam Dunia Industri", *article Pdf* (25 November 2016), h. 3.

²Nikita Regina, *dkk.,.* "Inhibitor Korosi pada Air Laut Menggunakan Ekstrak Tanin dari Daun Gambir dengan Pelarut Etanol-Air", *Jurnal Karya Ilmiah* (2013), h. 1.

mencegah terjadinya proses korosi pada suatu logam maka dapat dilakukan dengan cara pelapisan pada permukaan logam, perlindungan katodik, penambahan inhibitor korosi dan lain-lain.³

Inhibitor korosi merupakan suatu zat yang jika ditambahkan dalam jumlah sedikit ke dalam suatu lingkungan dapat menurunkan efek korosi pada lingkungan tersebut. Umumnya inhibitor korosi berasal dari senyawa-senyawa organik dan anorganik yang memiliki kandungan gugus-gugus yang memiliki pasangan elektron bebas, seperti nitrit, kromat, fospat, urea, fenilalanin, imidazolin dan senyawa-senyawa amina. Namun demikian, pada kenyataannya bahwa bahan kimia sintesis ini merupakan bahan kimia yang berbahaya, harganya lumayan mahal, dan tidak ramah lingkungan, sehingga industri-industri kecil dan menengah jarang menggunakan inhibitor pada sistem pendingin, sistem pemipaan, dan sistem pengolahan air produksi mereka, untuk melindungi besi/baja dari serangan korosi. Penggunaan inhibitor yang aman, mudah didapatkan, bersifat *biodegradable*, biaya murah dan ramah lingkungan sangatlah diperlukan.⁴ Salah satunya ialah penggunaan inhibitor organik dari bahan alam. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa semua ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, seperti dalam Q.S. Shad/ 38: 27 yaitu:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

³Gogot Haryono, dkk., “Ekstrak Bahan Alam sebagai Inhibitor Korosi”, Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” ISSN 1693 – 4393 *Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia* (26 Januari 2010), h. 1.

⁴Gogot Haryono, dkk., “Ekstrak Bahan Alam sebagai Inhibitor Korosi”, Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” ISSN 1693 – 4393 *Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia*, h. 1.

Terjemahan: “dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya dengan batil. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka kecelakaan menimpa orang-orang kafir karena mereka akan masuk neraka”.

Maksud dari kalimat “*dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya*” seperti udara dan tentu kami tidak menciptakan kamu semua *dengan batil* yakni sia-sia tanpa hikmah. Kata *batil* dapat diartikan bahwa sia-sia tanpa tujuan.⁵ Hal ini dapat kita pahami bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah SWT tidak diciptakan secara sia-sia masing-masing memiliki manfaat dan tujuan tersendiri. Misalnya seperti tumbuhan atau tanaman.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan bahan alam yang sangat melimpah. Berbagai jenis tanaman banyak tumbuh di Indonesia terutama buah-buahan. Salah satu jenis buah yang banyak diminati dan digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia ialah buah durian (*Durio zibethinus* murr). Buah Durian sering kali disebut sebagai *The King of Fruits*.⁶

Buah Durian merupakan salah satu jenis buah yang tergolong dalam famili *Bombacaceae* dan banyak ditemukan di daerah yang beriklim tropis.⁷ Bagian buah yang dimanfaatkan selama ini hanya terbatas pada daging buah sedangkan sisanya berupa kulit buah biasanya dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan khusus sehingga cenderung bercampur dengan sampah anorganik. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru, yaitu banyaknya tumpukan sampah organik yang

⁵M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”. Jakarta: Lentera Hati, vol. 12, 2002.

⁶Moh. Djaeni dan A. Prasetyaningrum. “Kelayakan Biji Durian sebagai Bahan Pangan Alternatif : Aspek Nutrisi dan Tekno Ekonomi”, *Riptek*, Vol.4, No.II (2010), h. 37.

⁷Moh. Djaeni dan A. Prasetyaningrum. “Kelayakan Biji Durian sebagai Bahan Pangan Alternatif : Aspek Nutrisi dan Tekno Ekonomi”, *Riptek*, h. 37.

berasal dari sisa buah-buahan yang tidak termakan seperti kulit, biji, atau sisa buah yang membusuk.⁸

Buah durian merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk memanfaatkan potensi tersebut sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah swt. dalam Q.S. al- An'am/ 6: 99 yaitu;⁹

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahan: “Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.

Berdasarkan dari “*dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit*” tersebut maksudnya ialah dengan kadar tertentu sebagai berkah dan rizki bagi hamba-hambanya dengan maksud untuk menghidupi dengan cara menyiram berbagai makhluk, misalnya tumbuhan atau tanaman. Selain itu, untuk “*lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau*”. Maksudnya ialah tumbuhan atau tanaman dan pepohonan yang hijau dan kemudian diciptakan di dalamnya biji-bijian dan

⁸Anang Aditiya, “Karakteristik fisika-kimia pengomposan limbah kulit durian (*Durio zibethinus* L.) menggunakan cairan rumen sapi” *Protobiont*, Vol 3 (3) (2014), h. 75.

⁹General Book Departement. *Mushaf Zarqa*, Solo: PT. Tiga Serangkai (2012), h. 130.

buah-buahan.¹⁰ Allah swt memerintahkan hamban-Nya agar memperhatikan buahnya pada saat pohon itu berbuah dan pada saat buah tersebut telah matang. Dimana dari semua itu dapat dilihat segala bentuk kebesaran Kekuasaan pencipta Allah SWT. Dari tidak ada menjadi ada, setelah sebelumnya berupa sebuah kayu kemudian menjadi anggur dan kurma (buah) dan lain sebagainya serta dari berbagai warna, bentuk, rasa dan aroma. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa setiap bagian tumbuhan memiliki manfaat masing-masing, baik itu berupa daun, buah, batang, akar maupun berupa kulit buah atau batang tergantung bagaimana cara kita memanfaatkannya.

Pemanfaatan kulit buah durian sebagai inhibitor organik didasarkan pada penelitian sebelumnya oleh Widiastuti Agustina Eko Setyowati, *dkk* yang menggunakan pelarut metanol pada uji skrining fitokimia kulit buah durian yang menunjukkan bahwa ekstrak kulit buah durian mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, steroid, triterpenoid dan tanin.¹¹ Dimana hal ini diperkuat oleh pernyataan Srhiri, A, M. Etman, *et.al.* dalam penelitian Ni Ketut Ketis, *dkk* yang menyatakan bahwa senyawa organik yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, ikatan rangkap atau cincin aromatik pada molekulnya dapat digunakan sebagai inhibitor korosi karena dapat teradsorpsi dengan baik pada permukaan logam.¹² Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Tubagus Noor, *dkk*

¹⁰Dr. Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Pustaka Imam Asy-Syafi'i*. Diterj. M. Abdul Goffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari. Penerbit: Penebar Sunnah, cet. 1, jilid 2. 2009, h. 507-508.

¹¹Widiastuti Agustina Eko Setyowati, *dkk.*, "Skrining Fitokimia dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Metanol Kulit Durian (*Durio zibethinus* Murr.) Varietas Petruk", *Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia VI 271*, ISBN: 979363174-0, h. 274.

¹²Ni Ketut Ketis, *dkk.*, "Efektivitas Asam Glutamat Sebagai Inhibitor Korosi pada Baja Karbon dalam Larutan NaCl 1%, *Jurnal*, h. 1.

tentang penggunaan ekstrak aseton kulit buah jeruk dan kulit buah mangga menunjukkan adanya penurunan laju korosi dengan nilai sebesar 0,60 mpy untuk inhibitor ekstrak kulit buah jeruk dan laju korosi sebesar 1,0 mpy untuk inhibitor ekstrak kulit buah mangga. Berdasarkan dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa bahan alam yang memiliki kandungan alkaloid, flavonoid dan tanin dapat menghambat terjadinya korosi atau pengkaratan pada suatu logam baik itu berupa besi atau baja.¹³

Adapun beberapa penelitian lain tentang penggunaan inhibitor organik bahan alam seperti pada penelitian Yuli Rizky Ananda Nasution, *dkk* menggunakan ekstrak etanol kulit buah manggis menghasilkan nilai efisiensi inhibisi tertinggi terjadi pada media korosif air hujan dengan konsentrasi inhibitor 800 ppm yaitu sebesar 99,22% dan efisiensi terendah pada media korosif asam sulfat dengan konsentrasi inhibitor 600 ppm sebesar 13,08% dan diidentifikasi mengandung senyawa tanin.¹⁴ Demikian pula pada penelitian Sri Hermawan, *dkk* menggunakan ekstrak etanol kulit buah kakao juga menghasilkan nilai efisiensi inhibisi tertinggi terjadi pada media korosif air hujan dengan konsentrasi inhibitor 600 ppm yaitu sebesar 93,06% dan juga diidentifikasi mengandung senyawa tanin.¹⁵

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas maka dilakukan suatu penelitian yang berjudul optimalisasi jenis pelarut pada ekstraksi kulit buah durian

¹³Tubagus Noor, *dkk.*, “Pengaruh Penambahan Ekstrak Kulit Buah Jeruk dan Kulit Buah Mangga sebagai Inhibitor Korosi pada Baja Karbon dalam Media NaCl 3,5%”, *Jurnal Sains Materi Indonesia* Vol. 17, No. 1, (Oktober 2015), hal. 33.

¹⁴Yuli Rizky Ananda Nasution, *dkk.*, “Penentuan Efisiensi Inhibisi Reaksi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia Mangostana* l)”, *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 48.

¹⁵Sri Hermawan, *dkk.*, “Penentuan Efisiensi Inhibisi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Kakao (*Theobroma Cacao*)”, *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 33.

(*Durio zibethinus* Murr) sebagai inhibitor korosi. Adapun pelarut yang digunakan adalah aseton, etanol dan metanol.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh ekstrak kulit buah durian dalam menghambat korosi pada besi?
2. Jenis pelarut apakah yang lebih optimal dalam mengestraksi kulit buah durian sebagai inhibitor korosi?
3. Senyawa metabolit sekunder apa dalam ekstrak kulit buah durian yang berperan sebagai inhibitor korosi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh ekstrak kulit buah durian dalam menghambat korosi pada besi.
2. Mengetahui jenis pelarut yang lebih optimal dalam mengestraksi kulit buah durian sebagai inhibitor korosi.
3. Mengetahui senyawa metabolit sekunder dalam ekstrak kulit buah durian yang berperan sebagai inhibitor korosi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Meningkatkan nilai mutu dari kulit buah durian yang belum dimanfaatkan secara optimal.

2. Memberikan informasi bahwa kulit buah durian dapat dimanfaatkan sebagai inhibitor korosi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Korosi

Korosi merupakan proses degradasi pada suatu material logam yang terjadi akibat adanya interaksi antara material logam dengan berbagai zat di lingkungannya. Proses terjadinya korosi dapat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor diantaranya berupa sifat fisik/ kimia, termodinamika, reaksi elektrokimia dan adanya aspek metalurgi.¹⁶

Secara umum korosi dapat digolongkan berdasarkan rupanya, keseragaman atau keserbanekaannya, baik secara mikroskopis maupun makroskopis. Dua jenis mekanisme utama dari korosi adalah berdasarkan reaksi kimia secara langsung dan reaksi elektrokimia.¹⁷

Menurut Supardi, korosi memiliki berbagai macam tipe, beberapa diantaranya ialah:

1. Korosi merata, biasanya terdapat pada pelat baja. Memiliki permukaan yang bersih dan bersifat homogen. Proses pengendaliannya biasanya dengan cara pelapisan yang mengandung inhibitor atau dengan logam yang berpaduan tembaga 0,4% (baja corten).

¹⁶Bintang H Saragih, “ Studi Penambahan Beras Ketan Hitam sebagai Inhibitor Organik pada Material Baja SPCC terhadap Lingkungan NaCl 3,5% dengan Metode Kehilangan Berat”, *Skripsi* (2010), h. 6.

¹⁷Indra Surya Dalimunthe., “Kimia Dari Inhibitor Korosi”., *e-USU Repository* (2004), h. 1.

2. Korosi berbentuk sumur, korosi ini dapat terjadi karena komposisi logam yang tidak homogen dan adanya kontak dengan logam yang berlainan sehingga akan terjadi korosi berbentuk sumur.
3. Korosi erosi, korosi jenis ini dapat terjadi karena adanya erosi sehingga menimbulkan bagian-bagian yang tajam dan kasar. Dari bagian inilah yang akan menimbulkan gesekan sehingga akan terjadi abrasi.
4. Korosi galvanik, hal ini dapat terjadi akibat adanya kontak langsung antara besi dan tembaga. Dimana tembaga lebih mulia dibanding besi. Oleh sebab itu besi menjadi bersifat anodik sehingga akan terjadi korosi yang berat pada besi dan tembaga akan tetap utuh.
5. Korosi tegangan, bila suatu logam telah mengalami berbagai proses (peregangan, ditekuk) walaupun tidak sampai patah atau retak, namun butirannya akan berubah bentuk sehingga akan timbul tegangan dalam. Butiran logam tersebut sangat mudah bereaksi terhadap lingkungan.
6. Korosi celah, yaitu korosi yang terjadi pada logam yang berdempetan dengan logam lain atau non logam dan diantaranya ada celah yang dapat menahan kotoran dan air yang menjadi sumber korosi. Konsentrasi O_2 pada mulut lebih kaya dibandingkan pada bagian dalam sehingga bagian dalam lebih anodik dan bagian mulut jadi katodik, maka akan timbul arah arus dari dalam ke permukaan.¹⁸

Semakin banyaknya pembangunan dan perusahaan-perusahaan di Indonesia penggunaan material logam juga semakin banyak sehingga tidak menutup kemungkinan juga banyak terjadi korosi pada logam. Hal ini dikarenakan kurangnya

¹⁸Rachmat Supardi., *Korosi*. Bandung: Tarsito (1997), h. 6-9.

perhatian dalam proses pengendalian korosi. Oleh karena itu, dalam rangka mengurangi terjadinya korosi maka kita perlu mengenal lingkungan beserta sifat-sifatnya, macam logam yang banyak dipakai serta daya tahan terhadap lingkungan serta bentuk-bentuk korosi yang diperkirakan bisa terjadi.¹⁹

Logam sangat peka terhadap lingkungan sekitar sehingga logam bisa saja akan lebih mudah mengalami korosi. Misalnya jika suatu logam ditambahkan atau terkena dengan larutan elektrolit yaitu larutan yang mudah menghantarkan arus listrik maka logam tersebut akan mengalami kerusakan pada logam yang kurang mulia. Terdapat beberapa urutan logam berdasarkan tegangan elektrokimia, yaitu:²⁰

 											Arah kerusakan akibat korosi	→ (+)	
Mg	Al	Mn	Zn	Cr	Fe	Ni	Sn	Pb	H	Cu	Hg	Ag	Au
(-) logam yang kurang mulia									0	(+) logam mulia			

Korosi dapat terjadi dimana saja tergantung dari lingkungannya, seperti korosi di atmosfer daerah pedalaman, korosi dalam udara lembab/ ada air, korosi di lingkungan udara industri/ kota, korosi udara lingkungan laut, korosi pada temperatur tinggi, korosi oleh air tawar, korosi oleh air sadah yang mengandung silika, air yang mengandung CO₂, korosi oleh elektrolit, korosi di bawah tetesan larutan garam, Zn dalam larutan ZnSO₄, elemen kering, korosi oleh air laut.²¹

¹⁹Rachmat Supardi, *Korosi*, h. 14-15.

²⁰Nur Laeli Hajati, *dkk*, "Kajian Pengaruh Tebal Lapisan Coating Pada Laju Korosi Tulangan Beton". *MEDIA TEKNIK SIPIL* (Juli 2006), h. 75.

²¹Rachmat Supard, *Korosi*, h. 69-104.

Korosi yang terjadi pada suatu logam dapat diketahui laju korosi yang terjadi melalui metode kehilangan berat. Laju korosi tersebut dapat dihitung dengan cara:²²

$$CR = \frac{K \cdot W}{A \cdot T \cdot D} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana:

CR = laju korosi (mpy)

K = konstanta

W = massa yang hilang (gram)

A = luas penampang (cm)

T = waktu (jam)



D = massa jenis logam (gram/cm³)

Tabel 1. Hubungan antara K dan Laju Korosi

Laju Korosi	K
Mils per tahun, (mpy)	3,45 x 10 ⁶
Inchi per tahun, (ipy)	3,45 x 10 ³
Milimeter per tahun, (mm/Y)	8,76 x 10 ⁴
Mikrometer per tahun, (#m/Y)	8,76 x 10 ⁷
Miligram per desimeter persegi per hari (mdd)	2,40 x 10 ⁶ x D

²²Nur Laeli Hajati, *dkk*, “Kajian Pengaruh Tebal Lapisan Coating Pada Laju Korosi Tulangan Beton”. h. 75


Secara umum korosi terbentuk akibat reaksi elektrokimia dan reaksi anodik dan katodik yang berlangsung secara bertahap. Dimana, reaksi anodik merupakan reaksi pelepasan elektron dari atom-atom logam yang berpindah ke dalam lingkungan, contohnya:²³




Misalnya reaksi korosi yang terjadi dalam lingkungan air. Adapun persamaan-persamaan untuk reaksi tersebut adalah:




Reaksi keseluruhan



Reaksi katodik adalah penangkapan elektron oleh molekul atau ion dari lingkungan yang telah dilepaskan oleh atom logam, contohnya :



Berikut adalah reaksi kimia salah satu pembentukan karat dalam proses korosi:



Salah satu material yang sangat mudah mengalami korosi ialah besi dan baja. Besi ialah logam yang paling banyak digunakan oleh manusia karena harganya yang murah diantara logam-logam lainnya. Senyawa besi kebanyakan terdapat dalam batuan dan tanah. Agar dapat diolah bijih besi harus mengandung presentase senyawa

²³Nur Laeli Hajati, *dkk*, "Kajian Pengaruh Tebal Lapisan Coating Pada Laju Korosi Tulangan Beton". h. 75.

yang besi yang besar. Bijih besi yang digunakan untuk produksi besi dan baja tergantung dari kadar fosfor yang dikandungnya.²⁴

Menurut Achmad, beberapa sifat fisika dari logam besi, yaitu:²⁵

Tabel 2. 2. Sifat Fisika dari Logam Besi

Lambang	Fe
Nomor atom	26
Massa atom relatif	55,847
Konfigurasi elektron	$3d^6 4s^2$
Jari-jari atom (nm)	0,116
Jari-jari ion M^{3+} (nm)	0,064
Keelektronegatifan	1,7
Energi ionisasi pertama (kJ mol^{-1})	768
Kerapatan (g cm^{-3})	7,87
Titik leleh ($^{\circ}\text{C}$)	1535
Titik didih ($^{\circ}\text{C}$)	2735
Bilangan oksidasi	2, 3, 6

Korosi pada besi dapat terjadi karena banyaknya H_2 yang terbentuk sehingga proses korosi akan berlangsung cepat. Bila kadar O_2 cukup banyak maka besi akan teroksidasi menjadi Fe_3O_4 n H_2O dan Fe_2O_3 n H_2O .²⁶

Korosi baja adalah penurunan kualitas baja karena terjadinya reaksi kimia atau elektrokimia, antara baja dengan lingkungannya, sebagai contoh; apabila baja

²⁴Hiskia Ahmad, *Kimia Unsur dan Radiokimia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, h. 144.

²⁵Hiskia Ahmad, *Kimia Unsur dan Radiokimia*. h. 144.

²⁶Rachmat Supardi., *Korosi*, h. 158-159.

dicelupkan dalam air akan terlihat bagian baja yang terkorosi (berkarat). Bagian baja yang terkorosi disebut anodik dan bagian baja yang tidak terkorosi disebut katodik.²⁷

Korosi pada suatu material logam dapat terjadi karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya korosi maka telah ditemukan beberapa cara diantaranya adalah dengan cara proteksi katodik, coating, dan penggunaan *chemical inhibitor*.²⁸

1. Proteksi Katodik

Agar suatu korosi dapat dicegah atau untuk memperlambat proses terjadinya korosi, maka digunakan suatu anoda buatan yang dipasang di luar logam yang akan diproteksi. Dimana daerah anoda merupakan suatu bagian logam yang kehilangan elektron. Ion positifnya meninggalkan logam tersebut dan masuk ke dalam larutan yang ada sehingga logam tersebut akan mengalami perkaratan. Sehingga dapat terlihat perbedaan potensial maka arus elektron akan mengalir dari anoda yang dipasang dan akan menahan melawan arus elektron dari logam yang didekatnya, sehingga logam tersebut berubah menjadi daerah katoda. Proses inilah yang disebut sebagai proteksi katodik.

Berdasarkan hal tersebut elektron disuplai kepada logam yang diproteksi oleh anoda buatan sehingga elektron yang hilang dari daerah anoda tersebut selalu diganti, sehingga akan mengurangi proses korosi dari logam yang diproteksi. Anoda buatan tersebut disimpan dalam suatu elektrolit yang sama (dalam hal ini tanah lembab) dengan logam (dalam hal ini pipa) yang akan diproteksi dan antara

²⁷Fajar Nugroho., “Penggunaan Inhibitor untuk Meningkatkan Ketahanan Korosi pada Baja Karbon Rendah”, *Jurnal Angkasa*, Volume VII, Nomor 1 (Mei 2015), h. 153.

²⁸Halimatuddahlia, “Pencegahan Korosi Dan Scale Pada Proses Produksi Minyak Bumi”, *Digitized by USU digital library* (november 2017), h. 4.

tanah dan pipa dihubungkan dengan kabel yang sesuai agar proses listrik diantara anoda dan pipa tersebut dapat mengalir terus menerus.

2. *Coating*

Proses *Coating* ini sering kali dilakukan dengan cara melapisi logam (*coating*) dengan suatu bahan agar logam tersebut dapat terhindar dari adanya korosi.

3. Pemakaian Bahan-Bahan Kimia (*Chemical Inhibitor*)

Pemakaian bahan-bahan kimia digunakan untuk memperlambat adanya reaksi korosi yang disebut *inhibitor corrosion* yang dapat bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung pada permukaan metal. Lapisan molekul pertama yang terbentuk mempunyai ikatan yang sangat kuat yang disebut sebagai *chemis option*. Inhibitor korosi umumnya berbentuk fluid atau cairan yang kemudian diinjeksikan pada *production line*. Namun, pemilihan inhibitor seringkali menjadi masalah penting dalam menangani korosi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemilihan inhibitor yang sesuai dengan kondisinya. Inhibitor korosi terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Inhibitor Organik

Inhibitor ini dapat diperoleh dari hewan ataupun tumbuhan yang mengandung unsur karbon (C) dalam senyawanya. Bahan dasar dari inhibitor organik antara lain: Turunan asam lemak alifatik, yaitu: monoamine, diamine, amida, asetat, oleat, senyawa-senyawa amfoter. Imdazolines dan derivatinya.

b. Inhibitor Anorganik

Inhibitor anorganik biasanya diperoleh dari mineral-mineral yang tidak mengandung unsur karbon dalam senyawanya. Bahan dasar dari inhibitor anorganik ini antara lain kromat, nitrit, silikat, dan pospat.

Oleh karena itu, diperlukan suatu cara untuk mengendalikan terjadinya korosi. Salah satu cara yang paling umum dilakukan ialah penggunaan inhibitor.

B. Inhibitor

Inhibitor merupakan suatu zat yang jika ditambahkan ke dalam suatu sistem reaksi kimia maka akan mengalami penurunan laju korosi pada suatu material. Inhibitor berasal dari kata inhibisi yang berarti menghambat. Sehingga apabila ditambahkan ke dalam suatu sistem maka akan menghambat terjadinya reaksi antarmuka antara material terhadap lingkungannya.²⁹

Inhibitor merupakan metoda perlindungan yang fleksibel yaitu mampu memberikan perlindungan dari lingkungan yang kurang agresif sampai pada lingkungan yang tingkat korosifitasnya sangat tinggi, mudah diaplikasikan dan tingkat keefektifan biayanya paling tinggi karena lapisan yang terbentuk sangat tipis sehingga dalam jumlah kecil mampu memberikan perlindungan yang luas.³⁰

Salah satu cara untuk meminimalkan efek degradasi material adalah dengan penggunaan inhibitor yang berfungsi untuk memperlambat reaksi korosi yang bekerja dengan cara membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam. Lapisan molekul pertama yang terbentuk mempunyai ikatan yang sangat kuat yang disebut *chemis*

²⁹Bintang H Saragih, “ Studi Penambahan Beras Ketan Hitam sebagai Inhibitor Organik pada Material Baja SPCC terhadap Lingkungan NaCl 3,5% dengan Metode Kehilangan Berat”, h. 6.

³⁰Fajar Nugroho., “Penggunaan Inhibitor untuk Meningkatkan Ketahanan Korosi pada Baja Karbon Rendah”, *Jurnal Angkasa*, h. 152.

option. Inhibitor umumnya berbentuk cairan yang diinjeksikan pada *production line*. Penggunaan inhibitor harus disesuaikan dengan kondisinya. Hal ini dikarenakan inhibitor digunakan untuk melindungi bagian dalam struktur dari serangan korosi. Inhibitor biasanya ditambahkan dengan jumlah kecil dalam lingkungan asam, air pendingin, uap maupun lingkungan lain.³¹

Penggunaan inhibitor memiliki keuntungan tersendiri antara lain seperti; menaikkan umur struktur atau bahan, mencegah berhentinya suatu proses produksi, mencegah kecelakaan akibat korosi, menghindari kontaminasi produk dan lain sebagainya.³² Inhibitor korosi secara umum terbagi atas dua yaitu inhibitor anorganik dan inhibitor organik. Berbagai macam inhibitor sudah banyak digunakan salah satunya ialah inhibitor organik.

Umumnya senyawa-senyawa organik yang dapat digunakan adalah senyawa-senyawa yang mampu membentuk senyawa kompleks baik kompleks yang terlarut maupun kompleks yang mengendap. Untuk itu diperlukan adanya gugus-gugus fungsi yang mengandung atom-atom yang mampu membentuk ikatan kovalen terkoordinasi.³³

Selain itu, inhibitor organik pada umumnya juga berasal dari ekstrak bahan alami yang mengandung atom-atom N, O, P, S dan atom-atom yang mempunyai

³¹Fajar Nugroho., “Penggunaan Inhibitor untuk Meningkatkan Ketahanan Korosi pada Baja Karbon Rendah”, *Jurnal Angkasa*, h. 152.

³²Fajar Nugroho., “Penggunaan Inhibitor untuk Meningkatkan Ketahanan Korosi pada Baja Karbon Rendah”, *Jurnal Angkasa*, h. 152.

³³Indra Surya Dalimunthe., “Kimia Dari Inhibitor Korosi”., *e-USU Repository*, h. 7.

pasangan eletron bebas. Inhibitor anorganik yang saat ini biasa digunakan adalah sodium nitrit, kromat, fosfat dan garam seng.³⁴

Selain penentuan laju korosi juga dapat ditentukan efisiensi inhibisi, yaitu dengan cara:³⁵

$$\text{Efisiensi inhibisi} = \frac{V_{ko} - V_{ki}}{V_{ko}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Dimana:

V_{ko} : Laju reaksi korosi tanpa inhibitor

V_{ki} : Laju reaksi korosi dengan inhibitor

C. Durian (*Durio zibethinus* Murr)

1. Gambaran Umum

Buah durian merupakan salah satu dari sekian banyak buah yang banyak tumbuh di Indonesia. Buah durian sudah tidak asing lagi bagi masyarakat bahkan buah ini sangat banyak diminati oleh banyak orang. Oleh karena itu, banyak pula masyarakat yang memilih untuk membudidayakan buah ini. Salah satu daerah yang banyak ditumbuhi oleh buah durian adalah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Durian merupakan salah satu jenis tanaman berwarna hijau yang dapat tumbuh di daerah tropis.³⁶ Sebutan durian diduga berasal dari istilah Melayu yaitu dari kata duri yang diberi akhiran -an sehingga menjadi durian. Kata ini terutama dipergunakan untuk

³⁴Fajar Nugroho., “Penggunaan Inhibitor untuk Meningkatkan Ketahanan Korosi pada Baja Karbon Rendah”, *Jurnal Angkasa*, h. 153.

³⁵Rohadi Satrio Budi Utomo, Sagir Alva. Studi Dan Karakterisasi Laju Korosi Logam Aluminium Dengan Pelapisan Membran Sol-Gel. *Jurnal Teknik Mesin (JTM)*: Vol. 06, No. 3, Juni 2017, h. 192

³⁶Fajar Tiyyar Abdul Majid, “Pembudidayaan Durian di Kebun Benih Hortikultura Ranukitri Pendem Mojogedang”, *Skripsi* (2010), h. 14.

menyebut buah yang kulitnya berduri tajam.³⁷ Adapun ayat alquran mengenai tumbuh-tumbuhan atau tanaman terdapat dalam Q.S. al-An'am/ 6: 141, yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالرَّيْثُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ
مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاشُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

Terjemahan: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Mengenai ayat tersebut di atas dalam suatu riwayat, *ma'ruusyaat* adalah sesuatu yang dijadikan tinggi oleh manusia. Sedangkan *ghairu ma'ruusyaat* berarti buah-buahan yang tumbuh (liar) baik di pegunungan atau di daratan. Untuk *mutasyabihaan waghayra mutasyabihin* yaitu “yang serupa dan yang tidak serupa”. Ibnu Juraij berkata maksudnya ialah yang serupa dalam pandangan mata tetapi berbeda rasanya.³⁸

Persentase berat bagian dagingnya termasuk rendah yaitu hanya 20-35%. Sedangkan untuk kulit (60-75%) dan biji (5-15%) belum dimanfaatkan secara maksimal. Umumnya kulit dan biji menjadi limbah yang hanya sebagian kecil dimanfaatkan sebagai pakan ternak.³⁹

³⁷Kemal Prihatman, *Budidaya Pertanian*. Jakarta: Sistim Informasi Manajemen Pembangunan di Perdesaan, BAPPENAS, 2010, h. 1.

³⁸Dr. Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Pustaka Imam Asy-Syafi'i*. Penerbit: Penebar Sunnah, cet. 1, jilid 2. 2009, h. 552-553.

³⁹Moh. Djaeni dan A. Prasetyaningrum. “Kelayakan Biji Durian sebagai Bahan Pangan Alternatif : Aspek Nutrisi dan Tekno Ekonomi”, *Riptek*, h. 37.

Menurut Widarto, klasifikasi durian adalah sebagai berikut:⁴⁰

Kingdom : Plantae
Subkingdom : Tracheobionta
Superdivisio : Spermatophyta
Divisio : Magnoliophyta
Kelas : Magnoliopsida
Subkelas : Dileniidae
Ordo : Malvales
Familia : Bombacaceae
Genus : *Durio*
Spesies : *Durio zibethinus* Murr.



Gambar II.1 Buah Durian *Durio zibethinus* Murr

⁴⁰Heru Widarto, “Uji Aktivitas Minyak Atsiri Kulit Durian (*Durio zibethinus* Murr) sebagai Obat Nyamuk Elektrik terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*”, *Skripsi* (2009), h. 9.

2. Karakteristik Durian

Buah durian dapat tumbuh tinggi dengan ketinggian 25–50 m tergantung dari spesiesnya. Daun berbentuk jorong hingga lanset, terletak berseling, bertangkai, berpangkal lancip atau tumpul dan berujung lancip melandai, sisi atas berwarna hijau terang, sisi bawah tertutup sisik-sisik berwarna perak atau keemasan dengan bulu-bulu bintang.⁴¹ Kultivar yang umumnya sering dibudidayakan berasal dari spesies *durio zibethinus*. Saat ini terdapat 103 kultivar lokal yang dikenal dan 27 diantaranya telah dilepas.⁴²

Buah durian memiliki kandungan vitamin B1, B2 dan vitamin C. Sedangkan pada kulit buah durian mengandung minyak atsiri, flavonoid, saponin, unsur selulosa, lignin, serta 11 kandungan pati. Selain itu, daun durian mengandung senyawa metabolit sekunder seperti saponin, flavonoid dan polifenol dan untuk akarnya mengandung tannin.⁴³

Di kalangan masyarakat tanaman durian ini masih sering dimanfaatkan sebagai obat herbal. Misalnya pada daun dan akar digunakan sebagai antipiretik dengan cara dihancurkan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk pasien yang mengalami demam dengan cara diletakkan di atas dahi.⁴⁴

⁴¹Elli Prastyo, “Sintesis Bioetanol dari Limbah Biji Durian (*Durio zibethinus*) dengan Variasi pH pada Proses Fermentasi”, *Skripsi* (2011), h. 18.

⁴²Fajar Tiyar Abdul Majid, “Pembudidayaan Durian di Kebun Benih Hortikultura Ranukitri Pendem Mojogedang”, *Skripsi*, h. 14.

⁴³Heru Widarto, “Uji Aktivitas Minyak Atsiri Kulit Durian (*Durio zibethinus* Murr) sebagai Obat Nyamuk Elektrik terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*”, *Skripsi*, h. 9.

⁴⁴Heru Widarto, “Uji Aktivitas Minyak Atsiri Kulit Durian (*Durio zibethinus* Murr) sebagai Obat Nyamuk Elektrik terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*”, *Skripsi*, h. 11.

Selain dijadikan sebagai obat herbal tanaman durian juga memiliki manfaat lain yaitu:⁴⁵

- a. Tanamannya sebagai pencegah erosi di lahan-lahan yang miring.
- b. Batangnya untuk bahan bangunan/perkakas rumah tangga. Kayu durian setaraf dengan kayu sengon sebab kayunya cenderung lurus.
- c. Bijinya yang memiliki kandungan pati cukup tinggi, berpotensi sebagai alternatif pengganti makanan (dapat dibuat bubur yang dicampur daging buahnya).
- d. Kulit dipakai sebagai bahan abu gosok yang bagus, dengan cara dijemur sampai kering dan dibakar sampai hancur.

D. Senyawa Bahan Alam

Bahan alam merupakan hasil alam yang dapat dimanfaatkan, baik itu berupa mikroba, hewan dan bagian dari suatu organisme maupun tumbuhan.⁴⁶ Bagian tumbuhan yang seringkali dimanfaatkan seperti daun, bunga dan akar. Selain itu biasa juga digunakan kulit dari suatu tanaman, baik itu kulit batang maupun kulit buah yang memiliki kandungan metabolit primer atau sekunder.

Setiap tumbuhan dapat diketahui kandungan senyawa metabolit primer atau sekundernya. Hal tersebut berkaitan dengan isolasi, identifikasi, penjelasan struktur dan studi karakteristik kimia dari senyawa yang diproduksi oleh organisme hidup.⁴⁷

⁴⁵Kemal Prihatman, *Budidaya Pertanian*. Jakarta: Sistim Informasi Manajemen Pembangunan di Perdesaan, BAPPENAS, h. 1.

⁴⁶Tri Joko Raharjo, *Kimia Hasil Alam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), cet. 1, h. 1.

⁴⁷Asriani Ilyas, *Kimia Organik Bahan Alam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 1.

Menurut Ilyas, bahan alam ialah produk murni dari alam yang meliputi:⁴⁸

1. Seluruh organisme (misalnya: tumbuhan, hewan atau mikroorganisme) yang belum mengalami proses pengolahan.
2. Bagian dari suatu organisme (misalnya: daun atau bunga tumbuhan, organ hewan yang terisolasi).
3. Ekstrak dari suatu organisme atau bagian dari suatu organisme.
4. Senyawa murni (misalnya: alkaloid, kumarin, flavonoid, glikosida, lignan, steroid, gula, terpenoid) yang diisolasi dari tumbuhan, hewan dan mikroorganisme.

Bahan alami banyak ditemukan di alam yang pada umumnya memiliki aktivitas biologis dan bisa juga bersifat farmakologis. Bahan alami ini seringkali digunakan sebagai bahan obat dan terkadang pula sebagai desain. Produk alami tersebut dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu:⁴⁹

1. Produk yang disintesis dalam sel dan memiliki peranan besar dalam metabolisme dan reproduksi sel. Senyawa ini termasuk dalam kelompok senyawa metabolit primer.
2. Produk yang merupakan polimer berukuran besar yang biasanya berfungsi sebagai bagian struktural dalam sel. Contoh dari kelompok ini adalah selulosa, lignin dan protein-protein penyusun struktural sel.
3. Produk yang mempunyai fungsi khusus dalam sel dimana jenis dan fungsinya berbeda-beda untuk setiap makhluk hidup. Kelompok ini termasuk dalam kelompok senyawa metabolit sekunder.

⁴⁸Asriani Ilyas, *Kimia Organik Bahan Alam*, h. 1.

⁴⁹Haeria, *Kimia Produk Alami* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), cet. 1, h. 1.

E. Senyawa Metabolit Sekunder

Senyawa yang terdapat dalam suatu makhluk hidup yang merupakan sumber dari senyawa bahan alam secara garis besar terbagi atas dua yaitu senyawa metabolit primer dan senyawa metabolit sekunder.⁵⁰ Namun senyawa bahan alami kerap kali disebut juga sebagai senyawa metabolit sekunder.

Senyawa metabolit sekunder adalah molekul organik yang tidak terlibat secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan normal dari suatu organisme. Sementara metabolit primer memiliki peranan penting dalam pertahanan hidup dari spesies, memainkan fungsi aktif dalam fotosintesis dan respirasi. Ketiadaan kandungan metabolit sekunder tidak mengakibatkan kematian langsung melainkan dalam penurunan jangka panjang bertahan hidup organisme sehingga dianggap ikut berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh.⁵¹

Menurut Ilyas, bahan alam memiliki senyawa metabolit sekunder yang sangat beragam yang disintesis oleh tumbuhan, jamur, bakteri, alga dan hewan. Beberapa fungsi utama dari metabolit sekunder, yaitu:⁵²

1. Sebagai pelindungan terhadap serangan mikroba (fitoaleksin), metabolit sekunder sebagai senyawa pertahanan yang dapat diinduksi dengan struktur bermacam-macam dan disintesis di sekitar sel yang terinfeksi mikroba.
2. Perlindungan terhadap serangan atau gangguan herbivora, umumnya bersifat konstitutif yang merupakan pestisida alami pada tumbuhan yang dapat mencapai 10% berat kering.

⁵⁰Tri Joko Raharjo, *Kimia Hasil Alam*, h. 15.

⁵¹Asriani Ilyas, *Kimia Organik Bahan Alam*, h. 4.

⁵²Asriani Ilyas, *Kimia Organik Bahan Alam*, h. 5.

3. Perlindungan terhadap gangguan lingkungan, proteksi terhadap UV (antosianin) dan osmoproteksi (prolin, glisin, betain).
4. Sebagai agen alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman di sekitarnya (fungsi kompetisi).
5. Dapat menarik serangga polinator dan hewan herbivora sehingga dapat membantu pembuahan dan penyerapan biji.

Terdapat beberapa karakteristik dari metabolit sekunder, yaitu:⁵³

1. Tersebar tidak merata dalam tiap organisme.
2. Fungsi ekologis; penarik serangga, pelindung diri, alat bersaing dan hormon.
3. Struktur kimia berbeda-beda.
4. Aktivitas fisiologis berkaitan dengan struktur kimia.

Metabolit primer dan metabolit sekunder sangat erat kaitannya. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan biomolekul yang tersusun atas unsur-unsur C, H, O, N dan S. Prosesnya pun saling terkait dimana metabolit sekunder terjadi melalui proses biosintesis yang menggunakan prekursor senyawa-senyawa metabolit primer.⁵⁴


Sampai saat ini lebih dari 250.000 senyawa metabolit sekunder yang telah dikarakterisasi dengan rata-rata setiap tahun 4.000 senyawa yang baru dilaporkan. Menurut golongan senyawa, terpenoid dan steroid telah dilaporkan lebih dari 35.000 senyawa, dan alkaloid lebih dari 21.000 senyawa yang telah dikarakterisasi dan poliketida sebanyak 10.000 yang dikarakterisasi.⁵⁵

⁵³Haeria, *Kimia Produk Alami*, h. 64

⁵⁴Tri Joko Raharjo, *Kimia Hasil Alam*, h. 44-45.

⁵⁵Tri Joko Raharjo, *Kimia Hasil Alam*, h. 47.

Alkaloid merupakan suatu kelompok senyawa yang terdapat pada sebagian besar tanaman berbunga. Namun sesungguhnya alkaloid ialah racun, senyawa tersebut menunjukkan aktivitas fisiologi yang luas hampir tanpa terkecuali bersifat basa. Alkaloid lazimnya mengandung nitrogen dan cincin heterosiklis yang diturunkan dari asam amino, biasanya dalam tanaman sebagai garam asam organik.⁵⁶ Adapun kerangka dasar alkaloid adalah:⁵⁷



Gambar II.2: Kerangka dasar alkaloid


Selain dari alkaloid, senyawa lain yang juga sudah banyak dikarakterisasi ialah flavonoid. Berbeda dengan alkaloid, flavonoid lebih dikenal sebagai senyawa bahan alam yang menguntungkan bagi kesehatan. Flavonoid pertama kali ditemukan oleh pemenang nobel Albert Szent Gyorgyi tahun 1930. Flavonoid merupakan salah

⁵⁶Hardjono Sastrohamidjojo. *Sintesis Bahan Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (1996), h. 204-205.

⁵⁷Asriani Ilyas, *Kimia Organik Bahan Alam*, h. 144.

satu senyawa metabolit sekunder yang memiliki struktur dasar dengan dua cincin aromatis dengan tiga atom C di antara cincin ($C_6-C_3-C_6$).⁵⁸

Flavonoid banyak ditemukan pada berbagai tanaman serta terdistribusi pada bagian-bagian tanaman seperti buah, daun, biji, akar, kulit kayu, batang dan bunga. Berdasarkan dari kerangka karbon struktur senyawa flavonoid dibagi menjadi enam sub kelompok utama yaitu flavon, flavonol, flavanon, flavanol, isoflavon dan antosianidin.⁵⁹ Struktur dari senyawa flavonoid yaitu:



Gambar. II.3 kerangka dasar dari Flavonoid $C_6-C_3-C_6$

Flavonoid berperan sebagai antioksidan dengan cara mendonasikan atom hidrogennya atau melalui kemampuannya mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida (mengandung rantai samping glukosa) atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon.⁶⁰ Agar inhibitor organik dari bahan alam dapat digunakan maka diperlukan suatu cara yaitu berupa proses ekstraksi.

⁵⁸Tri Joko Raharjo. *Kimia Hasil Alam*, h. 111.

⁵⁹Tri Joko Raharjo. *Kimia Hasil Alam*, h. 112.

⁶⁰Abdi Redha, "Flavonoid: Struktur, Sifat Antioksidatif Dan Peranannya Dalam Sistem Biologis", *Jurnal Belian*, Vol. 9 No. 2 (September 2010), h. 197.

Tanin merupakan nama yang umum digunakan untuk gugus dari senyawa fenolik polimer yang digunakan untuk “*tanning*” kulit atau mengendapkan gelatin dari larutan, sifat yang disebut astringensia. Dapat ditemukan hampir setiap bagian tanaman; batang, kayu, daun, buah maupun akar. Tanin dibagi dalam dua kelompok yaitu tanin yang dapat dihidrolisis seperti asam galat yang biasanya berupa *multiple* ester dengan D-glikosa. Sedangkan yang lainnya merupakan tanin kondensasi atau yang biasa disebut proantocianidin yang diturunkan dari monomer flavonoid. Tanin dapat dibentuk melalui kondensasi turunan flavon yang ditransportasikan ke jaringan berkayu dari tanaman.⁶¹

F. Ekstraksi

Senyawa bioaktif dari suatu bahan alami dapat diperoleh dari beberapa cara. Namun, dalam suatu penyiapan sampel yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi analisis, menghilangkan atau mengurangi potensi gangguan yang bisa saja terjadi ataupun meningkatkan sensitivitas analisis dengan meningkatkan konsentrasi analit dalam campuran uji. Maka salah satu prosedur penting yang digunakan adalah ekstraksi.⁶²

Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan komponen-komponen yang terkandung dari suatu bahan alam dengan menggunakan pelarut-pelarut tertentu. Senyawa metabolit sekunder biasanya terdapat dalam organisme dalam jumlah yang sangat sedikit. Biasanya dalam proses isolasi dari sampel yang jumlahnya banyak yaitu minimal 2 kg sampel kering yang sudah dihaluskan. Untuk mendapatkan senyawa murni biasanya digunakan beberapa teknik ekstraksi. Teknik ekstraksi dari

⁶¹Haeria, *Kimia Produk Alami* , h. 44.

⁶²Haeria, *Kimia Produk Alami* , h. 15.

suatu bahan alam yang biasa digunakan antara lain maserasi, perkolasi, infudasi, dan sokhletasi. Sedangkan teknik dan kromatotron (*Centrifugal Chromatography*).⁶³

Ekstraksi sering digunakan untuk penentuan bahan tanaman terutama biji-bijian dan daun, sering banyak mengandung lemak, lilin yang sangat nonpolar. Karena senyawa-senyawa tersebut sering menimbulkan persoalan terbentuknya emulsi maka senyawa tersebut dipisahkan dari bahan tanaman sebagai langkah awal dengan cara perkolasi bahan tanaman dengan petroleum eter.⁶⁴

Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada tekstur, kandungan air dan jenis senyawa kimia yang di isolasi dari suatu tumbuhan, sehingga senyawa kimia yang diekstraksi dapat tertarik sempurna tanpa mengalami perubahan sifat dan strukturnya. Ekstraksi tumbuhan dilakukan dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Untuk memilih pelarut yang akan dipakai dalam ekstraksi harus diketahui sifat kandungan kimia metabolit sekunder yang akan diisolasi. Senyawa polar lebih mudah larut dalam pelarut polar dan senyawa non polar mudah larut dalam pelarut non polar.

1. Maserasi

Maserasi merupakan teknik ekstraksi dari sampel padat menggunakan pelarut tertentu biasanya digunakan metanol atau etanol. Maserasi adalah proses pengestrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). Secara teknologi

⁶³Sri Atun, "metode isolasi dan identifikasi struktur senyawa organik bahan alam". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, h. 55.

⁶⁴Hardjono Sastrohamidjojo. *Sintesis Bahan Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h. 214.

termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan.⁶⁵

Metanol memiliki kelebihan memiliki titik didih yang lebih rendah sehingga mudah diuapkan pada suhu yang lebih rendah, tetapi bersifat lebih toksik. Sedangkan etanol memiliki kelemahan memiliki titik didih yang relatif tinggi sehingga lebih sulit diuapkan, tetapi relatif tidak toksik dibanding metanol. Proses maserasi dilakukan selama waktu tertentu dengan sesekali diaduk, biasanya dibutuhkan waktu 1-6 hari. Selain metanol atau etanol pelarut yang lain yang biasa digunakan antarlain aseton, kloroform, atau sesuai dengan kebutuhan. Setelah waktu tertentu ekstrak yang disebut maserat dipisahkan dengan cara penyaringan.⁶⁶

Maserasi biasanya dilakukan pengulangan dengan penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat yang pertama yang disebut remaserasi. Remaserasi biasanya dilakuka tiga kali atau sampai senyawa yang diinginkan dalam sampel benar-benar sudah habis. Apabila dalam proses maserasi dilakukan pengadukan terus menerus maka disebut juga dengan maserasi kinetik. Sedangkan apabila dalam maserasi kinetik tersebut dilakukan di atas suhu kamar, biasanya 40-50° C disebut digesti.⁶⁷

Maserasi dan ekstraksi merupakan dua metode ekstraksi yang lazim digunakan. Maserasi adalah proses penyarian dengan cara perendaman serbuk dalam air atau pelarut organik sampai meresap yang akan melunakkan susunan sel, sehingga

⁶⁵Sri Atun, "metode isolasi dan identifikasi struktur senyawa organik bahan alam". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, h. 55.

⁶⁶Sri Atun, "metode isolasi dan identifikasi struktur senyawa organik bahan alam". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, h. 55.

⁶⁷Sri Atun, "metode isolasi dan identifikasi struktur senyawa organik bahan alam". *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, h. 55.

zat–zat yang terkandung di dalamnya akan terlarut. Ekstraksi sinambung adalah ekstraksi dengan cara panas yang umumnya menggunakan soxhlet, sehingga terjadi ekstraksi berkesinambungan dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

2. Pelarut

Parameter utama yang mempengaruhi efisiensi proses dalam suatu proses ekstraksi ialah jenis pelarut yang digunakan. Hal ini dikarenakan dapat menentukan dua faktor penting yaitu berupa kelarutan komponen target dan penetrabilitas ke dalam matriks. Karakteristik suatu pelarut yang harus dipertimbangkan, yaitu:⁶⁸

- a. Selektivitas: menjamin solubilisasi dari komponen target dan kemurniannya.
- b. Reaktifitas: pelarut tidak boleh bereaksi dengan komponen target.
- c. Stabilitas kimia dan termal: harus terjaga pada kondisi ekstraksi yang dilakukan.
- d. Viskositas: viskositas rendah meningkatkan laju transfer massa dengan meningkatkan koefisien difusi.
- e. Titik didih: titik didih yang rendah membutuhkan energi yang rendah untuk memisahkan pelarut dari ekstrak.
- f. *Flammability*: pelarut yang mudah terbakar tidak boleh digunakan.
- g. Toksisitas dan keamanan: lingkungan dan kesehatan harus diperhatikan baik untuk konsumen produk alami dan untuk sistem ekstraksi.
- h. Aspek ekonomi: harga pelarut merupakan bagian yang penting dalam skala industri.

⁶⁸Haeria, “*Kimia Produk Alami*”. Makassar: Alauddin University Press (cet. 1), 2014, h. 27-28.

Beberapa jenis pelarut yang biasanya digunakan untuk mengekstraksi produk alami adalah:⁶⁹

- a. Ekstraksi polar: air, etanol, metanol dan lain-lain.
- b. Ekstraksi polaritas menengah: etil asetat, diklorometan.
- c. Nonpolar: n-heksan, petroleum eter dan kloroform.

3. *Evaporator*



Gambar II.4. Rangkaian Alat *Evaporator*

Alat *evaporator rotary* dirancang untuk memindahkan pelarut yang mudah menguap (*volatile solvent*) dalam jumlah yang besar dari larutan pada penurunan tekanan, meninggalkan komponen yang relatif tak mudah menguap. *Evaporator rotary* paling sering digunakan untuk memindahkan pelarut pada pekerjaan ekstraksi dan kromatografi yang biasa digunakan dalam mengisolasi produk reaksi. Perbedaan utama pekerjaan ini dengan kerja destilasi pengurangan tekanan adalah dilakukannya pemutaran labu destilasi selama pemindahan pelarut. Pemutaran ini mempunyai dua

⁶⁹Haeria, *Kimia Produk Alami*, h. 28.


fungsi penting yakni mencegah resiko bumping dan meningkatkan kecepatan pemindahan pelarut.

G. Kinetika Reaksi

Pengaruh suatu larutan inhibitor dalam menghambat terjadinya korosi atau pengkaratan dapat diketahui berdasarkan perubahan fisik maupun perubahan kimia. Salah satu dari perubahan kimia itu ialah kinetika reaksi. Kinetika reaksi merupakan salah cabang ilmu kimia yang membahas tentang kecepatan atau laju dan mekanisme reaksi.⁷⁰

1. Laju Reaksi

Laju reaksi ialah perubahan konsentrasi (C) persatuan waktu (t) yaitu berkurangnya zat pereaksi (reaktan) dan bertambahnya zat hasil reaksi (produk). Laju reaksi pada umumnya meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi. satuan yang umum digunakan ialah mol L⁻¹s⁻¹.⁷¹



Jika kecepatan reaksi didasarkan pada berkurangnya konsentrasi reaktan persatuan waktu. Laju suatu reaksi kimia sangat dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaktan yang digunakan dalam reaksi. Semakin besar konsentrasi reaktan yang digunakan maka laju reaksi akan semakin meningkat. Selain itu, laju reaksi juga dipengaruhi oleh nilai konstanta laju reaksi (k). Dimana konstanta laju reaksi merupakan perbandingan antara laju reaksi dengan konsentrasi reaktan. Nilai k akan

⁷⁰Asri Saleh, “*Termodinamika Kimia*”. Makassar:Alauddin University Press (cet. I), 2013, h. 47.

⁷¹Asri Saleh, “*Termodinamika Kimia*”, h. 48.

semakin besar jika reaksi berlangsung cepat walaupun dengan konsentrasi reaktan dalam jumlah kecil.⁷²

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu:⁷³

a. Konsentrasi

Reaksi akan berlangsung lebih cepat jika konsentrasi pereaksi diperbesar. Zat yang konsentrasinya besar mengandung jumlah partikel yang lebih banyak sehingga partikel-partikelnya tersusun lebih rapat dibanding zat yang konsentrasinya rendah. Partikel yang susunannya lebih rapat akan lebih sering bertumbukan dibanding dengan partikel yang susunannya renggang sehingga kemungkinan terjadinya reaksi semakin besar.

b. Luas Permukaan

Salah satu syarat agar reaksi dapat berlangsung adalah zat-zat pereaksi bercampur atau bersentuhan.

c. Temperatur

Suhu atau temperatur juga dapat memperbesar energi potensial suatu zat. Zat-zat yang energi potensialnya kecil jika bertumbukan akan sukar menghasilkan tumbukan efektif. Hal ini terjadi karena zat-zat tersebut tidak mampu melampaui energi aktivasi. Dengan menaikkan suhu maka hal ini akan memperbesar energi potensial sehingga ketika bertumbukan akan menghasilkan reaksi.

d. Katalis

Katalis adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat terjadinya reaksi tetapi pada akhir reaksi dapat diperoleh kembali. Fungsi katalis adalah menurunkan


⁷²Asri Saleh, "Termodinamika Kimia", h. 50.

⁷³Asri Saleh, "Termodinamika Kimia", h. 51-52.

energi aktivasi sehingga jika ke dalam suatu reaksi ditambahkan katalis maka reaksi akan lebih mudah terjadi. Hal ini disebabkan karena zat-zat yang bereaksi akan lebih mudah melampaui energi aktivasi.

2. Persamaan Laju Reaksi

Hukum laju reaksi (*The Rate Law*) menunjukkan korelasi antara laju reaksi (v) terhadap konstanta laju reaksi (k) dan konsentrasi reaktan yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu (orde reaksi). Hukum laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:⁷⁴



$$v = k [A]^x [B]^y$$

x dan y adalah nilai perpangkatan (orde reaksi). Orde reaksi ialah jumlah semua eksponen dari konsentrasi dalam persamaan laju. Orde reaksi juga menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan (pereaksi) terhadap laju reaksi. Jika laju reaksi berbanding lurus dengan pangkat satu konsentrasi dari hanya satu pereaksi.

$$\text{Laju} = k [A]$$

a. Orde Nol


Suatu reaksi kimia dapat dikatakan mempunyai orde nol jika besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi pereaksi. Artinya sebarang besarnya peningkatan konsentrasi pereaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi.

Reaksi: $A \rightarrow \text{produk}$

$$V = k [A]^0$$

$$V = k$$

⁷⁴Asri Saleh, "Termodinamika Kimia", h. 54.



Melalui penurunan dengan persamaan pengertian laju reaksi pada B1 dengan rumus :

$$A_0 - A_t = k \cdot t$$

$$T_{1/2} = \frac{A_0}{2k}$$

Turunan dari reaksi orde nol yaitu:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^0$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = k$$

$$d[A] = -k \cdot dt$$

$$\int_{[A]^0}^{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$[A] - [A]_0 = -kt$$


$$[A] = -kt + [A]_0$$

b. Orde Satu

Suatu reaksi kimia dapat dikatakan memiliki orde satu jika besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi pereaksi. Artinya jika konsentrasi pereaksi dinaikkan dua kali semula maka laju reaksi juga akan meningkat besarnya sebanyak dua kali semula.

Persamaan lajunya:

$$V = k [A]^1 = k [A]$$



Melalui penurunan dari persamaan pengertian laju reaksi pada B1 diperoleh rumus :

$$\ln A_0 / A_t = k \cdot t$$

$$t_{1/2} = \frac{0,693}{k}$$

Adapun turunan dari reaksi orde satu ialah :

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]$$

$$\frac{d[A]}{dt} = -k \cdot dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]} = -k \int_0^x dx$$

$$\ln[A] - \ln[A]_0 = -kt$$


$$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$$

c. Orde Dua

Suatu reaksi dapat dikatakan mempunyai orde dua jika besarnya laju reaksi merupakan pangkat dua dari peningkatan konsentrasi pereaksinya. Dengan kata lain, apabila pereaksi dinaikkan 2 kali semula, maka laju reaksi akan meningkat besarnya (2^2) atau 4 kali semula. Apabila konsentrasi pereaksi

dinaikkan 3 kali semula maka laju reaksi akan menjadi (3^2) atau 9 kali semula.

Persamaan lajunya:⁷⁵

$$V = k [A]^2$$


Melalui penurunan dari persamaan pengertian laju reaksi pada B1 diperoleh rumus :

$$\frac{1}{At} - \frac{1}{Ao} = k \cdot t$$

$$t^{1/2} = \frac{1}{Aok}$$

Turunan dari reaksi orde dua yaitu:

$$-\frac{d[A]}{dt} = k[A]^2$$

$$\frac{d[A]}{[A]^2} = -k \cdot dt$$

$$\int_{[A]^o}^{[A]} \frac{d[A]}{[A]^2} = -k \int_0^t dx$$

$$\frac{1}{[A]} - \frac{1}{[A]^o} = kt$$

$$\frac{1}{[A]} = kt + \frac{1}{[A]^o}$$

⁷⁵Asri Saleh, "Termodinamika Kimia", h. 59-63.

3. Waktu Paruh

Waktu paruh ialah waktu yang diperlukan sampai jumlah konsentrasi pereaksi menjadi setengah konsentrasi semula. Cara menghitung waktu bergantung pada orde reaksinya. Jika reaksi berorde satu maka:⁷⁶

$$\ln \frac{a}{a-x} = kt_{1/2}$$

$$\ln \frac{a}{1/2a} = kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

$$t_{1/2} = \frac{0,693}{k}$$

jika reaksi berorde dua, maka waktu paruh yaitu:

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

4. Konstanta Laju

Persamaan Arrhenius yaitu :⁷⁷

$$k = A e^{-E_a/RT} \rightarrow \ln k = -\frac{E_a}{RT} + \ln A$$

Dimana k : Konstanta laju reaksi

A : Konstanta Arrhenius

E_a: Energi aktivasi

R : Tetapan gas umum

T : Temperatur

⁷⁶Syukri S, *Kimia Dasar 2*. Bandung: ITB (jilid 2), 1999, h. 487-488.

⁷⁷P.W. Atkins, *Kimia Fisika*. Jakarta: Erlangga (Jil. 2, ed. 4), 1996, h. 345.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Waktu dilaksanakannya penelitian ini adalah mulai bulan April 2017 sampai Mei 2018 bertempat di Laboratorium Organik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah rangkaian alat *rotary evaporator*, rangkaian alat destilasi, neraca analitik, *hot plate*, pipet skala 25 mL, 10 mL dan 1 mL, labu ukur 500 mL, 250 mL, 100 mL dan 50 mL, gelas kimia 500 mL dan 250 mL, blender, lumpang dan mortal, plat tetes, pipet tetes, bulp, toples (wadah maserasi), mangkok (wadah ekstrak), botol (wadah maserat), botol semprot, corong, gunting, pisau, spatula dan batang pengaduk.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aquades (H_2O), aluminium foil, ampas, asam klorida (HCl) 3%, asam sulfat (H_2SO_4) pekat, aseton (CH_3COCH_3), besi (berupa plat), besi (III) klorida 5% dan 1%, etanol (C_2H_5OH), kain kasa, kulit buah durian (*Durio zibethinus murr*), metanol (CH_3OH), natrium hidroksida (NaOH) 10%, pereaksi Dragendroff, pereaksi Mayer, pereaksi Wagner, tisu, vaselin dan label.

C. Prosedur Penelitian

1. Ekstraksi Kulit Buah Durian

Kulit buah durian dibersihkan dan dipotong-potong kecil kemudian dikeringkan di udara terbuka tanpa sinar matahari langsung. Setelah itu diblender hingga menjadi serbuk. Serbuk kulit buah durian ditimbang sebanyak 450 gram kemudian dibagi menjadi 3 bagian masing-masing 150 gram dimaserasi dengan menggunakan pelarut aseton, etanol dan metanol selama 3 hari dengan penggantian pelarut setiap 1 hari. Filtrat hasil maserasi kemudian dipekatkan menggunakan *rotary evaporator* hingga dihasilkan ekstrak kental.

2. Uji Inhibisi Korosi pada Besi

a. Persiapan Bahan Uji

Sampel besi dengan ukuran 1 x 2 cm dengan tebal 0,1 cm dihaluskan permukaannya dengan amplas. Permukaan yang halus ini dicuci dengan deterjen dan akuades kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 110° C selama 2 jam.

b. Pembuatan Larutan Inhibitor

Ekstrak dari masing-masing pelarut aseton, etanol dan metanol ditimbang masing-masing 1 gram dan dilarutkan dengan aquades 1000 mL sebagai larutan induk. Kemudian masing-masing dipipet 60 mL dan 80 mL untuk masing-masing konsentrasi 600 ppm dan 800 ppm. Kemudian masing-masing diencerkan dengan menggunakan aquades dalam labu takar 100 mL. Menghimpitkan sampai tanda batas. Untuk konsentrasi 1000 ppm larutan inhibitor dipipet sebanyak 100 mL ke dalam labu takar 100 mL.

c. Perendaman Besi dalam Media Korosif tanpa Penambahan Inhibitor

Menyiapkan media korosif yaitu berupa asam klorida (HCl) 3% dalam sebuah wadah. Kemudian sampel besi yang telah disiapkan sebelumnya dimasukkan ke dalam wadah dan direndam selama 120 jam atau kurang lebih 5 hari.

d. Perendaman Besi dalam Media Korosif dengan Penambahan Inhibitor

Menyiapkan 9 buah wadah. Masing-masing wadah diisi dengan larutan asam klorida (HCl) 3%. Menambahkan larutan inhibitor masing-masing 10 mL dari ekstrak pelarut aseton ke dalam wadah I, II dan III begitu juga dengan ekstrak pelarut etanol untuk wadah IV, V dan VI, dan ekstrak pelarut metanol untuk wadah VII, VIII dan IX. Sampel besi yang telah disiapkan masing-masing direndam dalam campuran media korosif dan ekstrak kulit buah durian dari masing-masing pelarut yang dijadikan sebagai inhibitor dengan variasi konsentrasi inhibitor 600, 800 dan 1000 ppm selama 120 jam atau kurang lebih 5 hari. Lakukan perlakuan yang sama untuk larutan asam klorida (HCl) 3%.

e. Penentuan Laju Reaksi Korosi

Setelah laju korosi berjalan sesuai waktu yang diinginkan. Produk korosi diangkat dari media korosi. Kemudian dicuci dengan hati-hati dan dikeringkan pada suhu kamar. Kemudian ditimbang sebagai berat akhir.

$$\text{Laju Reaksi Korosi} = \frac{\text{berat awal} - \text{berat akhir}}{\text{luas baja} \times \text{waktu perendaman}}$$

$$CR = \frac{k \cdot m}{A \cdot t \cdot \rho}$$

Dimana:

- CR = Laju korosi (mpy)
 k = Konstanta
 m = Massa yang hilang (gram)
 A = Luas penampang (cm)
 T = Waktu (jam)
 P = Massa jenis logam (gram/cm³)

f. Penentuan Efisiensi

$$\text{Efisiensi Inhibisi} = \frac{V_{ko} - V_{ki}}{V_{ko}} \times 100\%$$

Dimana: V_{ko} : Laju reaksi korosi tanpa inhibitor

V_{ki} : Laju reaksi korosi dengan inhibitor

g. Penentuan Waktu Retensi

$$k = t^{1/2} \cdot 0,693$$

$$t^{1/2} = 0,693/k$$

3. Skrining Fitokimia

a. Uji Alkaloid

1) Test dengan Pereaksi Meyer

Sampel diencerkan dengan pelarutnya (aseton, etanol dan metanol) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditetesi dengan pereaksi Meyer.

Hasil positifnya yaitu terbentuk endapan putih atau kuning yang larut dalam metanol.

2) Test dengan Pereaksi Dragendorff

Sampel diencerkan dengan pelarutnya (aseton, etanol dan metanol) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditetesi dengan pereaksi Dragendorff. Hasil positifnya yaitu terbentuk larutan yang berwarna coklat.

3) Test dengan Pereaksi Wagner

Sampel diencerkan dengan pelarutnya (aseton, etanol dan metanol) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditetesi dengan pereaksi Wagner. Hasil positifnya yaitu terbentuk endapan yang berwarna jingga.

b. Uji Tanin

Masing-masing ekstrak kulit buah durian dari pelarut aseton, etanol dan metanol dilarutkan dengan pelarutnya (aseton, etanol dan metanol) kemudian ditambahkan beberapa tetes FeCl_3 1%. Hasil positif ditunjukkan dengan warna hijau kehitaman.

c. Uji Flavonoid

1. Uji dengan pereaksi H_2SO_4

Ekstrak kulit buah durian diencerkan dengan pelarutnya (aseton, etanol dan metanol) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi H_2SO_4 pekat beberapa tetes. Hasil positif menunjukkan perubahan warna kuning tua menjadi merah tua.

2. Uji dengan pereaksi NaOH 10%

Ekstrak kulit buah durian diencerkan dengan pelarutnya (aseton, etanol dan metanol) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi NaOH 10% beberapa tetes. Hasil positif menunjukkan perubahan warna kuning tua menjadi kuning muda.

3. Uji dengan pereaksi FeCl₃ 5%

Ekstrak kulit buah durian diencerkan dengan pelarutnya (aseton, etanol dan metanol) kemudian dipipet ke dalam porselin tetes dan ditambahkan pereaksi FeCl₃ 5% beberapa tetes. Hasil positif menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pengamatan

1. Tabel Pengamatan

a. Laju Korosi

Tabel 4. 1. Hasil Pengamatan Laju Korosi

Waktu Perendaman (hari)	Laju Korosi Ekstrak Aceton (mpy)			Laju Korosi Ekstrak Metanol (mpy)			Laju Korosi Ekstrak Etanol (mpy)			Laju Korosi tanpa Penambahan Inhibitor (mpy)
	600 (ppm)	800 (ppm)	1000 (ppm)	600 (ppm)	800 (ppm)	1000 (ppm)	600 (ppm)	800 (ppm)	1000 (ppm)	
1	103,769	98,998	96,215	81,107	142,732	73,553	103,372	47,709	90,649	288,645
2	75,541	37,373	70,769	72,141	79,516	67,987	86,276	58,445	65,999	444,845
3	112,118	48,903	86,673	86,673	72,758	75,541	97,408	87,666	65,602	535,146
4	116,492	58,547	83,492	85,480	80,709	88,263	102,576	83,889	67,192	612,675
5	110,528	74,746	99,396	100,191	102,474	98,601	108,143	104,167	90,885	929,548

b. Efisiensi Inhibisi

Tabel 4.2. Hasil Pengamatan Efisiensi Inhibisi

Waktu Perendaman (hari)	Efisiensi Inhibisi (%)								
	Ekstrak Aceton			Ekstrak Metanol			Ekstrak Etanol		
	600 (ppm)	800 (ppm)	1000 (ppm)	600 (ppm)	800 (ppm)	1000 (ppm)	600 (ppm)	800 (ppm)	1000 (ppm)
1	64,049	65,703	66,667	71,901	50,551	74,518	64,187	83,471	68,695
2	83,019	91,599	84,091	83,783	82,128	84,717	80,605	86,862	85,164
3	69,046	90,862	83,804	83,804	86,404	85,884	81,798	83,618	87,741
4	80,968	90,444	86,373	86,048	86,827	85,594	83,258	86,308	89,033
5	88,058	91,924	89,307	89,222	88,976	89,393	88,366	88,794	90,223

c. Identifikasi Senyawa

Tabel 4.3. Hasil Pengamatan uji Skrining Fitokimia pada Ekstrak Aceton

No.	Uji fitokimia	Pereaksi	Hasil	Keterangan
1.	Flavonoid	H ₂ SO ₄ pekat	Hijau kecoklatan	Positif
		NaOH 10%	Kuning muda	Positif
		FeCl ₃ 5%	Hijau kekuningan	Positif
2.	Alkaloid	Dragendorrf	Jingga	Positif
		Mayer	Terbentuk endapan putih	Positif
		Wagner	Terbentuk endapan coklat	Positif
3.	Terpenoid dan steroid	Lieberman	-	Negatif
		Burchard	-	
4.	Tanin	FeCl ₃ 1%	Hijau kehitaman	Positif

Tabel 4.4. Hasil Pengamatan uji Skrining Fitokimia pada Ekstrak Metanol

No.	Uji fitokimia	Pereaksi	Hasil	Keterangan
1.	Flavonoid	H ₂ SO ₄ pekat	Hijau kecoklatan	Positif
		NaOH 10%	Kuning muda	Positif
		FeCl ₃ 5%	Hijau kekuningan	Positif
2.	Alkaloid	Dragendorrf	Endapan kuning	Positif
		Mayer	-	Negatif
		Wagner	Terbentuk endapan coklat	Positif
3.	Terpenoid dan steroid	Lieberman	-	Negatif
		Burchard	-	
4.	Tanin	FeCl ₃ 1%	Hijau kehitaman	Positif


Tabel 4.5. Hasil Pengamatan uji Skrining Fitokimia pada Ekstrak Etanol

No.	Uji fitokimia	Pereaksi	Hasil	Keterangan
1.	Flavonoid	H ₂ SO ₄ pekat	Hijau kecoklatan	Positif
		NaOH 10%	Kuning muda	Positif
		FeCl ₃ 5%	Hijau kekuningan	Positif
2.	Alkaloid	Dragendorrf	-	Negatif
		Mayer	Kuning muda	Positif
		Wagner	Terbentuk endapan coklat	Positif
3.	Terpenoid dan steroid	Lieberman	-	Negatif
		Burchard	-	
4.	Tanin	FeCl ₃ 1%	Hijau kehitaman	Positif

2. Reaksi

a. Uji Alkaloid

1. Pereaksi Dragendorff




2. Perekasi Mayer



Kalium tetraiodomerkurat(II)

Kalium-Alkaloid
endapan


3. Perekasi Wagner




Kalium Alkaloida Endapan

b. Uji Flavonoid

Uji Perekasi NaOH 10%



c. Uji Tanin



B. Pembahasan

1. Laju Korosi

Korosi atau perkaratan ialah salah satu masalah yang seringkali dialami oleh sebagian besar masyarakat bahkan pada perindustrian. Korosi merupakan peristiwa penurunan kualitas pada suatu material logam yang seringkali disebabkan oleh pengaruh lingkungan sekitar baik itu karena udara, kelembapan maupun keasaman. Selain itu, hal ini juga dapat terjadi akibat kurangnya perawatan.


Permasalahan korosi tersebut pada umumnya ditangani dengan cara pengecatan. Namun, adapula yang menggunakan cara lain misalnya dengan pelapisan logam, penggunaan katodik dan penggunaan inhibitor. Penggunaan inhibitor terbagi atas dua yaitu inhibitor anorganik dan organik. Inhibitor organik atau yang sering disebut sebagai inhibitor bahan alam merupakan inhibitor yang dihasilkan atau digunakan dari hasil bahan alam misalnya tanaman atau tumbuhan.

Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai inhibitor korosi ialah durian (*Durio Zibethinus* Murr). Dalam penelitian ini yang dimanfaatkan sebagai bahan inhibitor korosi ialah pada kulit buah. Kulit buah durian diketahui mengandung senyawa metabolit sekunder seperti tanin, alkaloid dan flavonoid yang dapat menghambat terjadinya korosi atau pengkaratan.

Berdasarkan dari data tabel yang diperoleh, laju korosi yang dihasilkan dari hasil penambahan larutan inhibitor dari ekstrak acetone dengan masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm pada bahan uji berupa besi (Fe) mulai dari pengamatan hari pertama sampai hari kelima, laju korosi tertinggi terjadi pada konsentrasi 600 ppm yaitu; 103,769 mpy, 75,541 mpy, 112,118 mpy, 116,492 mpy dan 110,528 mpy. Hal ini menandakan bahwa pada bahan uji tersebut mengalami penurunan berat artinya pada bahan uji tersebut mengalami korosi atau perkaratan.

Data tabel laju korosi juga menunjukkan bahwa laju korosi yang terjadi pada larutan inhibitor ekstrak metanol pada bahan uji dengan masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm juga mengalami kehilangan berat. Laju korosi tertinggi berada pada penggunaan konsentrai 600 ppm yaitu; 81,107 mpy, 72,141 mpy, 86,673 mpy, 85,480 mpy dan 100,191 mpy.

Sama halnya dengan laju korosi yang terjadi pada larutan inhibitor ekstrak etanol yang juga mengalami kehilangan berat pada bahan uji dengan masing-masing masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm. Laju korosi tertinggi juga terjadi pada konsentrasi 600 ppm, yaitu; 103,372 mpy, 86, 276 mpy, 97,408 mpy, 102,576 mpy dan 108,143 mpy. Seperti yang terlihat pada grafik laju korosi berikut:

Grafik 4.1 Hubungan Konsentrasi dengan Laju Korosi

Hal yang berbeda terjadi pada laju korosi dengan larutan media tanpa penambahan larutan inhibitor yaitu larutan HCl 3%. Laju korosi yang terjadi yaitu sebesar; 288,645 mpy, 444,845 mpy, 535,146 mpy, 612,675 mpy dan 929,548 mpy. Sehingga dari data tersebut dapat diketahui bahwa kehilangan berat yang terjadi pada bahan uji tanpa penambahan larutan inhibitor lebih besar dibandingkan dengan bahan uji yang direndam dalam media dengan penambahan larutan inhibitor. Hal ini berarti bahwa laju korosi yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan laju korosi dengan penambahan larutan inhibitor dari ketiga ekstrak yang digunakan.

2. Efisiensi Inhibisi

Selain penentuan laju korosi juga dilakukan penentuan nilai efisiensi inhibisi. Efisiensi inhibisi ialah kemampuan suatu zat untuk menghambat terjadinya reaksi. Berdasarkan dari data tabel dapat diketahui bahwa efisiensi inhibisi yang terjadi pada ketiga larutan inhibitor dari ketiga ekstrak yang digunakan diperoleh nilai efisiensi inhibisi yang tidak jauh berbeda dari ketiga larutan inhibitor tersebut. Nilai efisiensi yang diperoleh dari larutan inhibitor yaitu pada larutan inhibitor dengan ekstrak acetone dengan rata-rata dari masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm adalah 77,028%, 86,106% dan 82,048%. Larutan inhibitor dengan ekstrak

metanol dari masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm adalah 82,955%, 78,977% dan 84,021%. Larutan inhibitor dari ekstrak etanol kulit buah durian dari masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm adalah 84,043%, 85,811% dan 84,171%.

Berdasarkan dari ketiga data efisiensi inhibisi tersebut dapat diketahui bahwa nilai efisiensi tertinggi dari ketiga larutan inhibitor tersebut berada pada larutan inhibitor dari ekstrak etanol kulit buah durian dari masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm yaitu; 84,043%, 85,811% dan 84,171%.

Berdasarkan dari data tersebut dapat pula diketahui bahwa nilai efisiensi terbesar terjadi pada konsentrasi 800 ppm yaitu 85,811% dari pelarut etanol yang digunakan. Hal ini diperkuat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuli Rizky Ananda Nasution, *dkk* (2012) yang menggunakan ekstrak etanol kulit buah manggis menghasilkan nilai efisiensi inhibisi tertinggi terjadi pada media korosif air hujan dengan konsentrasi inhibitor 800 ppm yaitu sebesar 99,22% dan efisiensi terendah pada media korosif asam sulfat dengan konsentrasi inhibitor 600 ppm sebesar 13,08%.⁷⁸ Demikian pula pada penelitian Sri Hermawan, *dkk* (2012) menggunakan ekstrak etanol kulit buah kakao juga menghasilkan nilai efisiensi inhibisi tertinggi terjadi pada media korosif air hujan dengan konsentrasi inhibitor 600 ppm yaitu sebesar 93,06%.⁷⁹

⁷⁸Yuli Rizky Ananda Nasution, *dkk.*, “Penentuan Efisiensi Inhibisi Reaksi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia Mangostana l*)”, *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 48.

⁷⁹Sri Hermawan, *dkk.*, “Penentuan Efisiensi Inhibisi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Kakao (*Theobroma Cacao*)”, *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 33.

3. Identifikasi Senyawa

Suatu senyawa yang terdapat dalam suatu sampel dapat diketahui melalui suatu metode yaitu skrining fitokimia. Skrining fitokimia yang dilakukan biasanya hanya menggunakan ekstrak kental yang diencerkan dengan pelarut organik tertentu. Skrining fitokimia yang sering dilakukan menggunakan beberapa uji pereaksi seperti uji Mayer, Dragendorf dan Wagner untuk uji alkaloid. Uji Flavonoid digunakan pereaksi NaOH 10%, H₂SO₄ pekat dan FeCl₃ 5% sedangkan untuk identifikasi senyawa tanin digunakan pereaksi FeCl₃ 1%.

Berdasarkan dari hasil uji pereaksi yang dilakukan, ekstrak kulit buah durian dari pelarut acetone positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin. Namun pada uji alkaloid dari ekstrak metanol dengan menggunakan uji pereaksi Mayer tidak mengalami perubahan artinya pada uji tersebut diperoleh hasil negatif dan untuk ekstrak etanol dengan uji pereaksi Dragendorf juga tidak mengalami perubahan. Hal ini dapat diketahui bahwa kulit buah durian dari ketiga ekstrak yang diidentifikasi positif mengandung senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin yang ditandai dengan perubahan warna dan terbentuknya endapan pada masing-masing uji pereaksi yang digunakan. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiastuti Agustina Eko Setyowati, *dkk* (2014) yang mengatakan bahwa kulit buah durian mengandung senyawa metabolit sekunder berupa alkaloid, flavonoid dan tanin. Oleh karena itu, kulit buah durian dapat digunakan sebagai bahan inhibitor korosi, sebagaimana yang dikatakan oleh Srhiri, *et.al.* dalam penelitian Ni Ketut Ketis, *dkk* (2012) yang menyatakan bahwa senyawa organik yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen, oksigen, sulfur, fosfor, ikatan rangkap atau cincin aromatik pada molekulnya dapat digunakan sebagai inhibitor korosi

karena dapat teradsorpsi dengan baik pada permukaan logam. Teori lain juga dikatakan oleh Raharjo, bahwa struktur dari senyawa alkaloid mengandung unsur Nitrogen (N) sedangkan pada senyawa flavonoid mengandung cincin aromatik.

Berdasarkan dari teori tersebut maka dapat diketahui bahwa senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin yang terdapat dalam suatu bahan alam terkhusus dalam ekstrak kulit buah durian dapat dimanfaatkan sebagai bahan inhibitor korosi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh ekstrak kulit buah durian dapat mengurangi laju korosi dari masing-masing konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm berturut-turut; 108,143 mpy, 104,167 mpy dan 90,885 mpy sedangkan untuk tanpa penambahan larutan inhibitor 929,548 mpy.
2. Pelarut etanol diketahui lebih optimal untuk digunakan sebagai penghambat laju korosi pada konsentrasi 600 ppm, 800 ppm dan 1000 ppm dengan nilai efisiensi inhibisi sebesar 84,043%, 85,811% dan 84,171%..
3. Senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam ekstrak kulit buah durian yang berperan sebagai inhibitor korosi atau mampu menghambat terjadinya pengkaratan adalah senyawa alkaloid, flavonoid dan tanin.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah sebaiknya untuk penelitian selanjutnya juga dilakukan variasi uji keasaman (pH) sehingga dapat dibedakan dan menambah pengetahuan lebih lanjut.


DAFTAR PUSTAKA


- Aditiya, Anang, “Karakteristik fisika-kimia pengomposan limbah kulit durian (*Durio zibethinus* L.) menggunakan cairan rumen sapi” *Protobiont*, Vol 3 (3) (2014), h. 75-80.
- Ahmad, Hiskia, *Kimia Unsur dan Radiokimia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Atkins, P.W., *Kimia Fisika*. Jakarta: Erlangga (Jil. 2, ed. 4), 1996.
- Atun , Sri, “metode isolasi dan identifikasi struktur senyawa organik bahan alam”. *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Volume 8, Nomor 2 (Desember 2014), h. 53-61.
- Dalimunthe, Indra Surya., “Kimia Dari Inhibitor Korosi”., *e-USU Repository* (2004), h. 1.
- Djaeni, Moh. dan A. Prasetyaningrum. “Kelayakan Biji Durian sebagai Bahan Pangan Alternatif : Aspek Nutrisi dan Tekno Ekonomi”, *Riptek*, Vol.4, No.II (2010).
- Dr. Abdullah Bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Pustaka Imam Asy-Syafi’i*. Penerbit: Penebar Sunnah, cet. 1, jilid 2. 2009, h. 507-508.
- General Book Departement. *Mushaf Zarqa*, Solo: PT. Tiga Serangkai, 2012.
- Haryono, Gogot, dkk., “Ekstrak Bahan Alam sebagai Inhibitor Korosi”, Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan” ISSN 1693 – 4393 *Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia* (26 Januari 2010), h. 1.
- Haeria, “*Kimia Produk Alami*”. Makassar: Alauddin University Press (cet. I), 2014.
- Hajati, Nur Laeli, *dkk*, “Kajian Pengaruh Tebal Lapisan Coating Pada Laju Korosi Tulangan Beton”. *MEDIA TEKNIK SIPIL* (Juli 2006), h. 75.
- Halimatuddahlia, “Pencegahan Korosi Dan Scale Pada Proses Produksi Minyak Bumi”, *Digitized by USU digital library* (november 2017), h. 4.

- Hermawan, Sri, *dkk.*, “Penentuan Efisiensi Inhibisi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Kakao (*Theobroma Cacao*)”, *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 33.
- Ilyas, Asriani, *Kimia Organik Bahan Alam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Ketis, Ni Ketut, *dkk.*, “Efektivitas Asam Glutamat Sebagai Inhibitor Korosi pada Baja Karbon dalam Larutan NaCl 1%”, *Jurnal* (23 Maret 2010), h. 1.
- Maradona, Doni., “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Durian (*Durio Zibehtnus* L.), Daun Lengkek (*Dimocarpus longan* Lour) dan Daun Rambutan (*Nephelium lappaceum* L) terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* ATCC 25925 dan *Escherichia coli* ATCC 25922”, *Skripsi* (2013), h. 1-65.
- Majid, Fajar Tiyyar Abdul, “Pembudidayaan Durian di Kebun Benih Hortikultura Ranukitri Pendem Mojogedang”, *Skripsi* (2010), 1-54.
- Nasution, Yuli Rizky Ananda, *dkk.*, “Penentuan Efisiensi Inhibisi Reaksi Korosi Baja Menggunakan Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Garcinia Mangostana* L)”, *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 1, No. 2 (2012), h. 46-48.
- Nugroho, Fajar, “Penggunaan Inhibitor untuk Meningkatkan Ketahanan Korosi pada Baja Karbon Rendah”, *Jurnal Angkasa*, Volume VII, Nomor 1 (Mei 2015), h. 153.
- Noor, Tubagus, *dkk.*, “Pengaruh Penambahan Ekstrak Kulit Buah Jeruk dan Kulit Buah Mangga sebagai Inhibitor Korosi pada Baja Karbon dalam Media NaCl 3,5%”, *Jurnal Sains Materi Indonesia* Vol. 17, No. 1, (Oktober 2015), hal. 29-33.
- Prastyo, Elli, “Sintesis Bioetanol dari Limbah Biji Durian (*Durio zibethinus*) dengan Variasi pH pada Proses Fermentasi”, *Skripsi* (2011), h. 18.
- Prihatman, Kemal, *Budidaya Pertanian*. Jakarta: Sistem Informasi Manajemen Pembangunan di Perdesaan, BAPPENAS, 2010.
- Raharjo, Tri Joko, *Kimia Hasil Alam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Redha, Abdi, “Flavonoid: Struktur, Sifat Antioksidatif Dan Peranannya Dalam Sistem Biologis”., *Jurnal Belian*, Vol. 9 No. 2 (September 2010), h. 197.
- Regina, Nikita, *dkk.*, “Inhibitor Korosi pada Air Laut Menggunakan Ekstrak Tanin dari Daun Gambir dengan Pelarut Etanol-Air”, *Jurnal Karya Ilmiah* (2013), h. 1.

- Saleh, Asri, “*Termodinamika Kimia*”. Makassar: Alauddin University Press (1), 2013.
- Saragih, Bintang H, “ Studi Penambahan Beras Ketan Hitam sebagai Inhibitor Organik pada Material Baja SPCC terhadap Lingkungan NaCl 3,5% dengan Metode Kehilangan Berat”, *Skripsi* (2010), h. 1-59.
- Sastrohamidjojo, Hardjono. *Sintesis Bahan Alam*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press (1996), h. 204-205.
- Setyowati, Widiastuti Agustina Eko, *dkk.*, “Skrining Fitokimia dan Identifikasi Komponen Utama Ekstrak Metanol Kulit Durian (*Durio zibethinus* Murr.) Varietas Petruk”, *Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia VI 271*, ISBN: 979363174-0, (2014), h. 271-280.
- Shihab M. Quraish, “*Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”. Jakarta: Lentera Hati, vol. 12, 2002.
- Sitorus, Marham, “*Kimia Organik Fisik*”. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Supardi, Rachmat., *Korosi*. Bandung: Tarsito, 1997.
- Syukri S, “*Kimia Dasar 2*”. Bandung: ITB (jilid 2), 1999.
- Utomo, Rohadi Satrio Budi dan Sagir Alva. Studi Dan Karakterisasi Laju Korosi Logam Aluminium Dengan Pelapisan Membran Sol-Gel. *Jurnal Teknik Mesin (JTM)*: Vol. 06, No. 3, Juni 2017, h. 192
- Widarto, Heru, “Uji Aktivitas Minyak Atsiri Kulit Durian (*Durio zibethinus* Murr) sebagai Obat Nyamuk Elektrik terhadap Nyamuk *Aedes aegypti*”, *Skripsi* (2009), h. 1-13.


Lampiran I : Skema Kerja






Lampiran 2: Skema Kerja Diagram Alir Ekstraksi Sampel

Lampiran 3: Diagram Alir Persiapan Bahan Uji

1. *Persiapan Bahan Uji*




Lampiran 4: Diagram Alir Pembuatan Larutan Inhibitor**a. Ekstrak Aseton****b. Ekstrak Etanol**

c. Ekstrak Metanol


Lampiran 5: Diagram Alir Perendaman Baja dalam Media Korosif


1. Perendaman Besi dalam Media Korosif tanpa Penambahan Inhibitor




2. Perendaman Besi dalam Media Korosif dengan Penambahan Inhibitor


a. Ekstrak Aseton






b. Ekstrak Etanol



c. Ekstrak Metanol

Lampiran 6: Diagram Alir Identifikasi Senyawa

a. Uji Alkaloid



b. Uji Tanin**1. Ekstrak Aseton**

Ekstrak aseton

Memasukkan ke dalam wadah.

aseton

Melarutkan ekstrak.

FeCl_3 1%

Menambahkan 3 tetes sampai berubah warna.

Hasil

2. Ekstrak Etanol

Ekstrak Etanol

Memasukkan ke dalam wadah.

etanol


Melarutkan ekstrak.



FeCl_3 1%

Menambahkan 3 tetes sampai berubah warna.


Hasil

3. Ekstrak Metano



c. Uji Flavonoid**1. Uji dengan pereaksi H_2SO_4** **2. Uji dengan pereaksi NaOH 10%**

3. Uji dengan pereaksi FeCl_3



Lampiran 7. Perhitungan Laju Korosi

$$C_R = \frac{K \cdot W}{D \cdot A \cdot T}$$

1. Ekstrak Aceton

Hari 1

$$C_R = \frac{K \cdot W}{D \cdot A \cdot T}$$

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0261 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{90045 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm} \cdot \text{jam}}} = 103,769 \text{ mpy}$$

Hari 2

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,019 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{65550 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm} \cdot \text{jam}}} = 75,541 \text{ mpy}$$

Hari 3

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0282 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{97290 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm} \cdot \text{jam}}} = 112,118 \text{ mpy}$$

Hari 4

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0293 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{101085 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm} \cdot \text{jam}}} = 116,492 \text{ mpy}$$

Hari 5

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0278 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{95910 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 110,528 \text{ mpy}$$

2. Ekstrak Etanol

Hari 1

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0260 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{89700 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 103,372 \text{ mpy}$$

Hari 2

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0217 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{74865 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 86,276 \text{ mpy}$$

Hari 3

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0245 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{84,525 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 97,408 \text{ mpy}$$

Hari 4

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0258 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{89010 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 102,576 \text{ mpy}$$

Hari 5

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0272 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{93890 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 108,143 \text{ mpy}$$

3. Ekstrak Metanol

Hari 1

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0204 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{70380 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 81,107 \text{ mpy}$$

Hari 2

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,018 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{62100 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 72,141 \text{ mpy}$$

Hari 3

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0218 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{75210 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 86,673 \text{ mpy}$$

Hari 4

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0215 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{74175 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 85,480 \text{ mpy}$$

Hari 5

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0252 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{86940 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 100,191 \text{ mpy}$$

a. HCl 3% tanpa Penambahan Inhibitor

Hari 1

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,0726 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{250470 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 288,6645 \text{ mpy}$$

Hari 2

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,1119 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{386055 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 444,845 \text{ mpy}$$

Hari 3

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,01346 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{464370 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 535,146 \text{ mpy}$$

Hari 4

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,1541 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{531645 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm.jam}}} = 612,675 \text{ mpy}$$

Hari 5

$$C_R = \frac{3,45 \times 0,2338 \text{ gram}}{7,86 \frac{\text{gram}}{\text{cm}^3} \cdot 4,6 \text{ cm}^2 \cdot 24 \text{ jam}}$$

$$C_R = \frac{806610 \text{ gram}}{867,744 \frac{\text{gram}}{\text{cm} \cdot \text{jam}}} = 929,548 \text{ mpy}$$



Lampiran 8. Penentuan Efisiensi Inhibisi

$$EI = \frac{Vko - Vki}{Vki}$$

1. Ekstrak Aceton

Hari 1

$$EI = \frac{Vko - Vki}{Vki}$$

$$EI = \frac{288,645 - 103,769}{288,645} \times 100\%$$

$$EI = 64,049\%$$

Hari 2

$$EI = \frac{444,845 - 75,541}{444,845} \times 100\%$$

$$EI = 83,019\%$$

Hari 3

$$EI = \frac{535,146 - 112,118}{535,146} \times 100\%$$

$$EI = 69,046\%$$

Hari 4

$$EI = \frac{612,675 - 116,492}{612,675} \times 100\%$$

$$EI = 80,986\%$$

Hari 5

$$EI = \frac{925,548 - 110,528}{925,548} \times 100\%$$

$$EI = 88,058\%$$

2. Ekstrak Etanol

Hari 1

$$EI = \frac{288,645 - 103,372}{288,645} \times 100\%$$

$$EI = 64,187\%$$

Hari 2

$$EI = \frac{444,845 - 86,276}{444,845} \times 100\%$$

$$EI = 80,605\%$$

Hari 3

$$EI = \frac{535,146 - 97,408}{535,146} \times 100\%$$

$$EI = 81,798\%$$

Hari 4

$$EI = \frac{612,675 - 102,576}{612,675} \times 100\%$$

$$EI = 83,258\%$$

Hari 5

$$EI = \frac{925,548 - 108,143}{925,548} \times 100\%$$

$$EI = 88,366\%$$

3. Ekstrak Metanol

Hari 1

$$EI = \frac{288,645 - 81,107}{288,645} \times 100\%$$

$$EI = 71,901\%$$

Hari 2

$$EI = \frac{444,845 - 72,141}{444,845} \times 100\%$$

$$EI = 83,783\%$$

Hari 3

$$EI = \frac{535,146 - 86,673}{535,146} \times 100\%$$

$$EI = 83,804\%$$

Hari 4

$$EI = \frac{612,675 - 85,480}{612,675} \times 100\%$$

$$EI = 86,048\%$$

Hari 5

$$EI = \frac{925,548 - 100,191}{925,548} \times 100\%$$

$$EI = 89,222\%$$

Lampiran 9. Gambar Perlakuan



Pemotongan kecil-kecil kulit buah durian



Pengeringan tanpa sinar matahari langsung



Menghaluskan hingga menjadi serbuk



Kulit buah durian setelah menjadi serbuk



Penimbangan



Proses Maserasi (perendaman sampel) pada hari pertama



Penyaringan



Maserat pertama



Perendaman hari kedua



Maserat hari kedua



Perendaman hari ketiga



Maserat hari ketiga



Proses Evaporasi



Ekstrak kental



Proses pembuatan Larutan Inhibitor



Larutan Media Yang Telah Ditambahkan Larutan Inhibitor



Proses Perendaman besi pada dalam media yang telah ditambahkan larutan inhibitor dengan masing-masing konsentrasi 600, 800 dan 1000 ppm



Perendaman besi pada hari I dalam media tanpa penambahan larutan inhibitor




Proses Pengamplasan



Penimbangan



Perendaman kembali besi dalam setiap larutan



Identifikasi Senyawa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



BIOGRAFI

Nama lengkap Warniah dipanggil Warni. Lahir di Polmas 25 Oktober 1993. Dari orang tua, bapak bernama Muh. Rum dan ibu bernama Hauwah. Merupakan anak ketiga dari tujuh orang bersaudara. Penulis mulai duduk dibangku sekolah dasar di sebuah sekolah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Campalagian pada tahun 2000 di SDN Inpres 027 Labuang dan selesai pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah pada sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Campalagian dan selesai pada tahun 2009. Kemudian penulis lanjut ke jenjang berikutnya yaitu sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Campalagian dan selesai pada tahun 2012. Penulis lalu mendaftar kuliah di salah satu universitas yang ada di Makassar dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar, jurusan Kimia fakultas Sains dan Teknologi.