

**PENGARUH ASAM, BASA, METODE EKSTRAKSI, DAN METODE
PENGERINGAN TERHADAP VISKOSITAS GELATIN SISIK IKAN TUNA
SIRIP KUNING (*Thunnus albacares*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Aluddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Oleh:
CHAERUL WILDAN SALEH
NIM : 70100114041

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
SAMATA-GOWA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : CHAERUL WILDAN SALEH
NIM : 70100114041
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba / 21 September 1995
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : BTN Minasa Upa Blok M, Perumahan Minasa Indah
Residence No D30
Judul : Pengaruh Asam, Basa, Metode Ekstraksi, Dan Metode Pengerinan Terhadap Viskositasgelatin Sisik Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Agustus 2018

Penulis,

CHAERUL WILDAN SALEH
NIM: 70100114041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Asam, Basa, Metode Ekstraksi, dan Metode Pengeringan Terhadap Viskostas Gelatin Sisik Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*)" yang disusun oleh Chaerul Wildan Saleh NIM : 70100114041, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 20 Agustus 2018 M yang bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 20 Agustus 2018 M
8 Dzulhijjah 1439 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Pembimbing I	: Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Afrisusnawati Rauf S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Penguji I	: Muhammad Fitrah Ilyas S.Si., M.Si., Apt	(.....)
Penguji II	: Nurkhalis A. Ghaffar, S.Ag., M.Hum	(.....)

Diketahui oleh:

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar.



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc

19680203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Terima kasih saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yaitu Drs. H. Muhammad Saleh Idris dan ibu saya Hj. Fauziah Abdullah A.Md yang tak henti-hentinya memanjatkan doa dan memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat saudara-saudaraku atau lebih tepatnya semua kakak-kakakku tercinta yang tak henti-hentinya mengajari, menasehati dan melindungi adek bungsunya mulai dari bayi hingga dewasa seperti saat ini, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat saya tulis satu persatu, terima kasih atas motivasi dan doanya kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan.

Semoga Allah *SWT* senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Haeria, S.Si.,M.Si. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
7. Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Afrisusnawati Rauf S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Muhammad Fitrah Ilyas S.Si., M.Si., Apt selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Nurkhalis A. Gaffar S.Ag., M.Hum selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Surya Ningsi S.Si., M.Si., Apt. selaku Kepala Laboratorium jurusan Farmasi yang telah banyak membantu dalam kelancaran penelitian bagi peneliti di laboratorium.
12. Mukhriani S.Si., M.Si., Apt., selaku penasihat penasehat akademik penulis, yang selalu memberikan arahan baik terhadap penulis.
13. Munifah Wahyudin, S.Farm.,M.Sc., Apt. pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
14. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
15. Kepada seluruh Laboran Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetik Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri

Alauddin Makassar, Laboratorium Biofarmaka Universitas Hasanuddin, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.

16. Kepada partner saya Irmayani adam yang tidak henti-hentinya memberi semangat dan memberi perhatiannya kepada saya. Semoga kita selalu kompak dan solid dalam segala situasi kita nanti dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah *SWT*
17. Kepada Sry Rahayu dan Siti Qurrataayun selaku partner penelitian saya. Semoga kita selalu kompak dalam segala situasi dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah *SWT*
18. Kepada Teman KKN angkatan 57 posko 5 Desa Bolang, kabupaten Enrekang, Ayu Lestari, Firna Chairun Nisa, Mirnawati, Bidariah, Rasna Rani, Mu'Ustanuddin, dan Muhammad Farid, Semoga kita selalu kompak dalam segala situasi dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah *SWT*
19. Dan seluruh saudara-saudara saya angkatan 2014 “**GALENICA**” Terima Kasih atas semua bantuan, dukungan, motivasi dan kerjasama kalian selama ini terhadap saya, Semoga kita selalu kompak dalam segala situasi dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah *SWT* dan semoga kita dipertemukan semua lagi di dalam *Jannah* Allah *SWT*.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2018

Penyusun

Chaerul Wildan Saleh
NIM : 70100114041



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1. Definisi Operasional	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Uraian Ikan Tuna Sirip Kuning.....	11
1. Klasifikasi Ikan Tuna Sirip Kuning.....	11
2. Deskripsi Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunnus albacares)	12
B. Uraian Gelatin	13
1. Pembuatan gelatin	13
2. Pemanfaatan gelatin	14
3. Mutu Gelatin.....	16
C. Gelombang Mikro	17

B. Gelombang Sonik.....	19
C. Pengeringan Beku (Freeze Dryng).....	20
1. Wadah penyimpanan sampel (chamber)	20
2. Penjerap dingin (Cold trap)	21
3. Unit refrigerasi (Refrigeration unit)	21
D. Panas Tekanan Tinggi	22
E. Tinjauan Islam Tentang Pembuatan Gelatin Halal	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Sampel.....	28
D. Alat dan Bahan.....	29
E. Prosedur Kerja.....	29
1. Pengolahan sampel	29
2. Analisis Viskositas Gelatin	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil	33
B. Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran.....	42
KEPUSTAKAAN	43
LAMPIRAN.....	46
RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tabel Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Tahun 2015	3
Gambar 2. Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Triwulan I-III 2014-2015	3
Gambar 3. Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Triwulan I-III 2014-2015	4
Gambar 4. Data Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Tahun 2015	4
Gambar 5. Data Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Tahun 2015	4
Gambar 6. Ikan Tuna Sirip Kuning (<i>Thunnus Albacares</i>)	11
Gambar 7. Syarat gelatin yang komersial	14
Gambar 8. Asam amino yang berada dalam gelatin	14
Gambar 9. Posisi Titik	19
Gambar 10. Alat Kering Beku	20
Gambar 11. Mekanisme pengeringan beku.....	21
Gambar 12. Diagram Fase air	22
Gambar 13. PT IBM.....	71
Gambar 14. Proses Deagreasing	71
Gambar 15. Proses Degreasing.....	71
Gambar 16. Proses Penghalusan.....	71
Gambar 17. Sisik Ikan Tuna.....	71
Gambar 18. Proses Demineralisasi	71
Gambar 19. Demineralisasi NaOH.....	72
Gambar 20. Penyaringan.....	72

Gambar 21. Proses Penetralan.....	72
Gambar 22 Proses Ekstraksi Waterbath.....	72
Gambar 23. Ekstraksi Mikrowave.....	72
Gambar 24. Ekstraksi Sonikator.....	72
Gambar 25. Ekstraksi Autoclave.....	73
Gambar 26. Pengeringan.....	73
Gambar 27. Pengeringan Freeze dry.....	73
Gambar 28. Pengumpulan Gelatin.....	73
Gambar 29 . Pengukuran Viskositas.....	73
Gambar 30. Pengukuran Bobot Jenis.....	73
Gambar 31. Pengukuran pH.....	74
Gambar 32. Penimbangan rendamen	74



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penggunaan bahan penggel dalam industri farmasi	15
Tabel 2. Penggunaan gelatin dalam industri pangan dan non-pangan	16
Tabel 3. Standar mutu gelatin berdasarkan SNI (2015).....	17
Tabel 4. Persyaratan Gelatin berdasarkan FAO.....	17
Tabel 5. Hasil uji organoleptik sisik ikan tuna.....	33
Tabel 6. Hasil Uji Viskositas	34
Tabel 7. Histogram Pengukuran Viskositas Gelatin Ikan Tuna.....	40
Tabel 8. Tabel Hasil Viskositas	67
Tabel 9. Tabel Anova Asam.....	67
Tabel 10. BNT Asam	69
Tabel 11. Anova Basa	69
Tabel 12. BNT Basa.....	70
Tabel 13. Histogram viskositas gelatin	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Kerja	46
Lampiran 2. Perhitungan	52
Lampiran 3. Hasil Viskositas	66
Lampiran 4. Histogram Viskositas Gelatin	70
Lampiran 5. Gambar	71



ABSTRAK

NAMA : Chaerul Wildan Saleh

NIM : 70100114041

JUDUL : Pengaruh Konsentrasi Asam Dan Basa, Pengaruh Gelombang Mikro, Sonik, Panas Tekanan Tinggi, Dan Kering Beku Dalam Ekstraksi Gelatin Sisik Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*) Terhadap Viskositas

Gelatin is widely used in food, pharmaceutical and cosmetic industries. The requested of gelatin is increasing every year, gelatin derived from pigs and cows are the first choice in the marketing of gelatin. Gelatin from other sources such as from fowl and fish are only about 1%. Gelatin from fish is a better prospect to develop. Gelatin raw materials can be obtained from skin, bones, and fish scales. Tuna is one of the fish that is highly developed due to the demand from both domestic and international markets. This research used tuna fish scales which were divided into 11 groups, where these groups were soaked with acetic acid (0.01 N; 0.1 N; and 1 N) and NaOH (0.1 N; 0.1 N; and 1N), the sample is then extracted using extraction tools such as waterbath, sonicator, microwave, and autoclave, which are then dried using tools such as an oven and freeze dry.

This research aims to see the influence between acid solution and alkali solution, the effects of microwaves, sonic, high heat, and freeze dried, which results in the most optimal gelatin quality seen from its viscosity. In this research, gelatin obtained from the extraction of tuna fish scales was evaluated organoleptically including odor, taste, and form. And also testing such % yield, pH, and viscosity of gelatin. The most optimal viscosity results obtained from the effect of acid immersion with a concentration of 1 N with a viscosity value of 5.0564 cP. This is in accordance with good viscosity requirements according to the "Gelatin Handbook"

Keywords: Scales, Tuna Fish, Gelatin, Viscosity

Gelatin banyak digunakan dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik. Permintaan akan gelatin meningkat setiap tahun, gelatin yang berasal dari babi dan sapi merupakan sumber utama gelatin yang ada di pasaran. Gelatin yang bersumber dari hewan lain seperti dari unggas dan ikan hanya sekitar 1% . Gelatin dari ikan menjadi prospek yang lebih bagus untuk dikembangkan. Bahan baku gelatin dapat diperoleh dari kulit, tulang, maupun sisik ikan. Ikan tuna merupakan salah satu ikan yang banyak dikembangkan karena tingginya permintaan baik dari pasar domestik maupun internasional.

Penelitian ini menggunakan sisik ikan tuna yang dibagi menjadi 11 kelompok, dimana kelompok-kelompok ini direndam dengan asam asetat (0,01 N; 0,1 N; dan 1 N) dan NaOH (0,1 N; 0,1 N; dan 1N), sampel kemudian diekstraksi menggunakan alat-alat ekstraksi berupa waterbath, sonikator, mikrowave, dan autoclave, yang kemudian dikeringkan menggunakan alat berupa oven dan freeze dry.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat manakah diantara pengaruh konsentrasi asam dan basa, pengaruh gelombang mikro, sonik, panas tekanan tinggi, dan kering beku, yang menghasilkan kualitas gelatin yang optimal dilihat dari viskositasnya. Pada penelitian ini, gelatin yang didapat dari ekstraksi kulit sisik ikan tuna dievaluasi secara organoleptis meliputi bau, rasa, dan bentuk. Dan juga dilakukan pengujian karakteristik meliputi % rendamen, pH, dan viskositas gelatin. Hasil viskositas paling optimal didapatkan dari pengaruh perendaman asam dengan konsentrasi 1 N dengan nilai viskositas 5,0564 cP. Ini sesuai dengan syarat viskositas yang baik menurut "*Gelatin Handbook*"

Kata kunci : Sisik, Ikan Tuna, Gelatin, Viskositas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Limbah industri ikan tuna (*Thunnus albacares*) belum dimanfaatkan secara optimal menjadi suatu produk yang mempunyai nilai tinggi dan mempunyai kegunaan dalam industri. Padahal limbah seperti kulit tuna tersusun dari kolagen yang apabila dihidrolisis akan menghasilkan gelatin (Agustin, 2015)

Gelatin didefinisikan sebagai produk yang diperoleh dengan hidrolisis parsial dari kolagen yang diturunkan dari kulit, jaringan ikat putih dan tulang binatang (GMIA, 2012)

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi gelatin adalah tulang sapi, kulit sapi, dan kulit babi. Beberapa sumber alternatif memasukkan ikan dan unggas dalam bahan bakunya (GMIA, 2012) akan tetapi, terdapat beberapa agama seperti agama Islam dan Yahudi yang melarang penggunaan produk yang berkaitan dengan babi, sementara orang Hindu tidak mengonsumsi produk yang berkaitan dengan sapi, serta peningkatan dan kepatuhan yang lebih ketat terhadap vegetarianisme di seluruh dunia. Gelatin ikan (terutama dari ikan air hangat) dilaporkan memiliki karakteristik yang mirip dengan gelatin babi dan dengan demikian dapat dianggap sebagai alternatif dari gelatin mamalia untuk digunakan dalam produk makanan (Karim & Bhat, 2009)

Menurut GME tahun 2018, Gelatin saat ini serba digunakan di berbagai sektor ekonomi dan untuk berbagai macam produk, ini sangat penting untuk industri

makanan, farmasi, dan fotografi, menurut statistik Gelatin hasil riset GME bahwa dunia pada saat ini sangat memerlukan gelatin, hal ini di diketahui setelah di adakan riset yang mengatakan bahwa produk berbasis gelatin memainkan peran utama dalam proses produksi di semua industri, diantaranya di industri makanan (59%) farmasi (31%) fotografi (2%) dan lain lain (8%), ini menunjukkan bahwa kebutuhan dunia pada gelatin sangatlah besar. Di masa depan, gelatin akan terus menjadi bahan awal untuk inovasi di berbagai sektor untuk melindungi kesehatan, alam dan lingkungan secara berkelanjutan (GME, 2018)


Gelatin di Indonesia merupakan barang impor dengan negara pengeksportnya adalah Eropa dan Amerika. Persentase aplikasi gelatin di bidang pangan mencapai 60% dari total gelatin impor, sisanya digunakan di bidang non pangan. Kontribusi gelatin dari babi sebesar 60%, dari sapi sebesar 40%, dari sapi sebesar 33% dan 27% dari gelatin yang berasal dari hewan lainnya (Hasdar, 2011)

Tuna sirip kuning adalah komoditas ekspor utama bagi Indonesia. Menurut data statistik yang dikeluarkan oleh KKP tahun 2015 menyatakan bahwa Tuna adalah salah satu ikan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menurut KKP untuk komoditas perikanan tangkap seperti tuna dan tongkol mengalami pertumbuhan produksi dari triwulan 1 hingga triwulan 3 tahun 2015, pertumbuhan paling signifikan untuk komoditas tuna adalah jenis albakor, sirip biru dan tuna mata besar. Khusus sirip kuning mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari

triwulan 1 sampai triwulan 3 dengan nilai rata rata produksi sebesar 16,21% (Rahmantya, 2015)

Komoditas	Produksi (Ton)			Pertumbuhan (%)	Rata-rata Produksi (Ton)	Standard Deviasi (Ton)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III			
Tuna	75.590	71.150	90.520	27,22	79.087	10.147
- Albakora	860	1.530	6.420	319,61	2.937	3.035
- Madidihang	56.620	51.460	59.800	16,21	55.960	4.209
- Tuna sirip biru	650	170	200	64,71	367	251
- Tuna mata besar	17.460	17.990	24.020	33,52	19.823	3.644
Tongkol	219.800	228.900	274.630	19,94	241.163	29.338
- Tongkol lami	49.550	53.030	54.580	2,92	52.387	2.576
- Tongkol luma	31.990	40.430	55.530	37,35	42.650	11.926
- Tongkol abu-abu	16.550	16.800	18.230	8,51	17.193	906
- Cakalang	117.680	112.520	137.560	22,25	122.587	13.221
- Lisong	3.890	5.970	8.050	34,94	5.970	2.080
- Kesyar	220	230	680	195,65	377	263

Gambar 1. Tabel Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Tahun 2015



Gambar 2. Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Triwulan I-III 2014-2015

Tidak hanya produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya ikan terus dilakukan sampai saat ini, ini demi melestarikan dan menjaga jenis jenis ikan yang sudah berkurang dan juga untuk mengimbangi penangkapan yang terus dilakukan. Dan setelah di riset, KKP memperoleh hasil bahwa produksi perikanan budidaya mencapai 14,3 juta ton atau mengalami kenaikan 7,96% dibanding tahun 2013, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,3 juta ton tahun 2014. Dan Sulawesi selatan adalah provinsi dengan produksi perikanan budidaya terbesar dengan jumlah 3.10 juta ton.(Rahmantya, 2015)

Satuan: Ton

Provinsi	Tahun					Rata-rata Produksi
	2010	2011	2012	2013	2014	
Sulawesi Selatan	1.357.366	1.633.274	2.235.007	2.592.136	3.103.434	2.184.243

Gambar 3. Produksi Tuna, Tongkol, Cakalang Triwulan I-III 2014-2015

Sedangkan jumlah ekspor Tuna pada tahun 2015 tidak mengikuti perkembangan signifikan yang terjadi pada tahun 2014, ekspor tuna cenderung menurun dan impor mengalami peningkatan (Rahmantya, 2015)

No Komoditas	Volume (kg)		Nilai (Rp)		Trend (%)		Kontribusi Volume (%)		Kontribusi Nilai (%)	
	2014	2015	2014	2015	Volume	Nilai	2014	2015	2014	2015
1 Ulang	158.878.854	160.435.140	1.743.452.252	1.750.446.790	1,11	-1,39	13,14	13,41	41,55	41,87
2 Tuna, Tongkol, Cakalang	173.836.492	142.023.097	576.281.781	491.981.470	-8,30	-14,63	16,87	16,28	23,04	15,03
3 Kepiting atau Rajungan	22.628.367	39.936.294	241.480.790	260.951.228	33,62	23,12	2,20	2,29	9,00	8,12
4 Rempot Laut dan Ganggang Lainnya	146.553.214	176.980.020	239.932.874	178.096.555	3,01	-22,80	16,60	20,29	6,03	3,44
5 Cumi-Cumi, Sotong, Gurita	40.376.403	76.546.146	122.535.154	156.340.494	23,47	27,63	3,76	8,03	5,28	4,78
6 Tilapia	14.214.472	22.207.347	79.389.272	72.204.627	53,42	-7,61	1,20	1,41	2,07	2,25
7 Ikan Salmon	23.998.806	21.980.582	42.781.440	48.721.040	-8,33	14,06	2,29	2,52	1,12	2,19
8 Makarel	9.234.814	17.182.490	15.610.243	31.529.200	84,17	100,00	0,88	1,97	0,41	0,96
9 Sardus	14.089.489	12.572.106	31.771.261	27.520.451	-18,77	-14,01	1,34	1,44	0,83	0,80
10 Kerapu	8.688.139	1.389.494	22.849.543	26.420.242	-33,68	16,24	0,93	0,64	0,60	0,81
11 Wudus	495.201	679.206	22.942.552	26.247.554	22,67	9,01	0,04	0,07	0,62	0,89
12 Ikan Hias	1.890.492	1.189.174	17.872.271	14.354.240	-33,30	-4,21	0,13	0,13	0,46	0,54
13 Lainnya	391.823.305	226.850.459	379.545.819	379.559.446	-42,12	-6,04	37,45	26,00	53,12	16,52
Jumlah	1.044.091.493	876.279.198	3.813.822.992	3.273.883.346	16,24	-14,19	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 4. Data Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Tahun 2015

No Komoditas	Volume (kg)		Nilai (Rp)		Trend (%)		Kontribusi Volume (%)		Kontribusi Nilai (%)	
	2014	2015	2014	2015	Volume	Nilai	2014	2015	2014	2015
1 Tering, Tering Kasat, Peler	115.378.147	121.725.287	116.832.904	113.014.725	2,00	-2,36	46,93	47,42	33,29	34,36
2 Makarel	18.159.517	69.686.257	53.255.657	54.791.296	4,25	-6,06	22,87	23,61	15,79	16,54
3 Kepiting atau Rajungan	4.435.934	2.771.692	42.983.195	34.040.270	-54,97	-20,79	1,74	1,67	1,20	0,92
4 Tuna, Tongkol, Cakalang	6.244.934	11.411.900	33.786.178	19.323.313	40,48	-43,37	1,46	4,46	1,01	5,03
5 Sardus	26.925.961	38.952.874	20.861.422	13.446.814	-34,48	-34,44	11,30	7,38	10,6	4,13
6 Ikan Salmon	1.606.930	2.125.893	8.657.407	13.542.780	32,73	47,95	0,63	6,03	2,09	4,89
7 Lemut dan Wudus Ikan	7.089.024	3.709.483	14.121.575	12.179.222	-20,99	-24,45	3,29	2,24	4,61	3,66
8 Udang	1.863.054	1.411.381	13.813.884	9.781.196	-21,82	-29,07	0,71	0,51	3,72	2,81
9 Ikan Pelang	3.672.581	1.229.711	11.986.403	9.343.199	-34,68	-22,86	0,66	0,49	3,42	2,79
10 Rempot Laut dan Ganggang Lainnya	799.212	603.293	4.293.212	7.403.344	-20,76	23,04	0,20	0,25	1,77	2,20
11 Makara	4.444	1.281	136.099	149.243	11,75	10,40	0,00	0,00	0,04	0,03
12 Ikan Hias	3.244	5.680	32.500	116.719	122,84	254,06	0,00	0,00	0,01	0,04
13 Lainnya	21.472.745	29.011.081	44.474.205	44.475.334	20,19	-0,02	0,73	13,38	1,277	13,41
Jumlah	214.292.258	154.911.021	340.893.624	311.213.416	0,34	-0,24	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 5. Data Ekspor Hasil Perikanan Menurut Komoditas Tahun 2015

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh konsentrasi asam, basa, metode ekstraksi dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin sisik ikan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*)
2. Bagaimana kondisi optimal ekstraksi gelatin menghasilkan gelatin dengan viskositas terbaik?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional
 - a. Sisik Ikan Tuna (*Thunnus albacares*) dari PT IBM, Jalan Kima 14, Kawasan Industri Makassar, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 7 kg.
 - b. Osein adalah hasil demineralisasi dari sisik ikan yang telah lunak dengan penambahan larutan asam.
 - c. Degreasing adalah proses penghilangan daging dan kotoran yang menempel pada sampel.
 - d. Demineralisasi adalah proses penghilangan mineral dari sampel sisik ikan dengan perendaman asam.
 - e. Ekstraksi adalah proses penyarian senyawa gelatin dari bagian hewan yang meliputi sisik ikan tuna dengan menggunakan pelarut air.
 - f. Gelatin merupakan salah satu jenis protein yang diperoleh dari kolagen alami yang diperoleh dari sisik ikan tuna.

- g. Viskositas adalah ukuran kekentalan gelatin yang menentukan kriteria gelatin yang baik terhadap gelatin dari sisik ikan tuna.
- h. Asam adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7.
- i. Basa adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih besar dari 7.
- j. *Gelombang mikro* atau mikro gelombang (*microwave*) adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi super tinggi (*Super High Frequency*).
- k. Gelombang sonik adalah gelombang yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran fisik.
- l. Panas tekanan tinggi (autoklaf) adalah alat pemanas tertutup yang menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi (121°C) selama kurang lebih 15 menit.
- m. *Freeze drying* adalah metode pengeringan yang dapat mempertahankan mutu hasil pengeringan, khususnya untuk produk-produk yang sensitif terhadap panas.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan viskositas yang paling optimal dari beberapa kajian yang digunakan meliputi pengaruh konsentrasi asam basa, gelombang mikro, sonik, panas tekanan tinggi, kering beku dalam ekstraksi gelatin dari sisik ikan tuna (*Thunnus albacares*).

D. Kajian pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Agunes T. Agustin dan Meity Sompie pada tahun 2015 dengan judul “Kajian gelatin kulit ikan tuna (*Thunnus albacares*) yang diproses menggunakan asam asetat” dimana Kulit ikan tuna direndam dalam air suhu 50°C selama 30 menit untuk menghilangkan sisiknya. Selanjutnya dicuci, dipotong dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}^2$. Kulit ikan tuna selanjutnya direndam dalam larutan asam asetat 3%, 6% dan 9% sesuai perlakuan (b/v) selama 48 jam. Setelah proses perendaman kulit dicuci hingga pH nya netral dan selanjutnya diekstraksi dalam *water bath* suhu 55°C. Kemudian disaring dan memperoleh larutan gelatin masing-masing sebanyak $\pm 300 \text{ ml}$, kemudian dikeringkan dalam oven suhu 60°C selama 48 jam dan terbentuklah gelatin, hasilnya semakin tinggi konsentrasi asam asetat yang digunakan maka semakin tinggi pula persen rendamen yang didapatkan, tapi berbanding terbalik dengan nilai PH nya, semakin tinggi konsentrasi asam asetat yang digunakan maka semakin turun nilai PH nya.

Penelitian yang dilakukan oleh Panayotis D. Karayannakidis dan Anastasios Zotos pada tahun 20014 yang meneliti tentang “Sifat-sifat Fisikokimia Gelatin Kulit Tuna (*Thunnus albacares*) dan Modifikasinya dengan Penambahan Berbagai Coenhancers” yang melakukan penelitian tentang pembuatan gelatin dengan cara penggunaan freeze dryer. Sampel setelah melalui proses perendaman dengan NaOH yang kemudian dilanjutkan dengan perendaman dengan Asam asetat, filtratnya akan dibekukan pada suhu -18°C selama 1 hari, kemudian filtrat yang telah dibekukan akan

diliofilisasi ke dalam Freeze Dryer pada suhu -20° dan 1030mbar, gelatin yang terbentuk setelah proses freeze dryer kemudian dianalisa menggunakan viskometer Brookfiel dengan hasil yang menunjukkan Gelatin kulit tuna yellowfin menunjukkan viskositas $4.86 \pm 0,06$ cP, yang sangat mirip dengan viskositas gelatin kulit sapi ($4,95 \pm 0,21$ cP; $P \geq 0,05$).

Tina Fransiskha Carolyn Panjaitan juga pernah melakukan penelitian dengan menggunakan Tuna Sirip kuning dengan judul penelitian “Optimasi Ekstraksi Gelatin Dari Tulang Ikan Tuna (*Thunnus albacares*)” pada tahun 2016, ternyata konsentrasi asam yang digunakan dalam perendaman sangat berpengaruh dalam pembentukan rendamen gelatin. Metode yang digunakan untuk ekstraksi sampel mengacu pada metode penelitian sebelumnya dengan variasi konsentrasi larutan asam klorida 1,3,5,7,9 dan 11% selama 4 hari. Hasil perlakuan variasi konsentrasi asam klorida tersebut menunjukkan konsentrasi asam klorida 3% menghasilkan rendemen tertinggi (5,03%). Konsentrasi asam yang semakin tinggi menyebabkan rendemen semakin menurun. Hal ini disebabkan karena konsentrasi asam yang semakin tinggi mengakibatkan semakin banyak kolagen yang terhidrolisis dan ikatanikatan peptida asam amino yang merupakan struktur utama dari kolagen mengalami degradasi. Degradasi dari komponen penyusun kolagen ini menyebabkan kolagen yang larut semakin banyak dan ikut terbuang pada proses pencucian *ossein* berlangsung sehingga rendemen yang diperoleh semakin menurun.

Dalam meningkatkan kualitas gelatin, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faris Hidayat pada tahun 2017 yang meneliti tentang “Pembuatan Dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang Dari Limbah Sisik Dan Tulang Ikan Kakap Merah (*Lutjanus sp.*)” menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kualitas gelatin juga bisa digunakan cara taut silang atau *Cross-linking*, dimana gelatin bisa dimodifikasi dengan penambahan “cross-linker” prosedur kerja yaitu gelatin yang didapat dari hasil perendaman dengan HCL selanjutnya di taut silangkan dengan gliserol, glukosa, kitosan, NaCMC, dan sukrosa. Gelatin hasil ekstraksi dari sisik ikan menunjukkan kualitas yang paling baik jika di taut silang dengan bahan sukrosa teroksidasi, glukosa dan NaCMC berdasarkan nilai persen kenaikan viskositas berturut-turut ialah 80,65 %, 72,42 %, 68,45 %. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nirmala James pada tahun 2015 dengan judul penelitian “Electrospun gelatin nanofibers: A facile cross-linking approach using oxidized sucrose” yang menunjukkan bahwa dengan penambahan sukrosa teroksidasi dapat meningkatkan karakteristik dari gelatin komersil yang digunakan sebagai bahan baku.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh konsentrasi asam basa, pengaruh gelombang mikro, sonik, panas tekanan tinggi, dan kering beku terhadap viskositas gelatin. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui berpengaruh atau tidaknya metode asam, basa, metode ekstraksi, dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin sisik ikan tuna (*Thunnus albacares*).
2. Mengetahui kondisi optimal dari pengaruh asam asam, basa, metode ekstraksi, dan metode pengeringan terhadap viskositas gelatin sisik ikan tuna (*Thunnus albacares*).

F. Manfaat Penelitian

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh yang paling optimal diantara pengaruh asam basa, gelombang mikro, sonik, tekanan tinggi, dan freeze dryer terhadap viskositas gelatin.
2. Dari hasil penelitian ini, dapat dijadikan sebagai sumber data ilmiah atau rujukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi viskositas gelatin.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Ikan Tuna Sirip Kuning

1. Klasifikasi Ikan Tuna Sirip Kuning

Menurut Teguh (2017), klasifikasi ikan tuna siri kuning adalah sebagai

berikut :

Kingdom : Animalia

Phylum : Chordata

Sub phylum : Vertebrata Thunnus

Class : Teleostei

Sub Class : Actinopterygii

Ordo : Perciformes

Genus : Thunnus

Species : Thunnus albacares



Gambar 6. Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus Albacares*)

2. Deskripsi Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunnus albacares*)

Ikan tuna sirip kuning merupakan ikan epipelagis yang menghuni lapisan atas perairan samudra, menyebar ke dalam kolom air sampai di bagian atas termoklin. Ikan tuna sirip kuning kebanyakan mengarungi lapisan kolom air 100 m keatas, dan relatif jarang menembus lapisan termoklin, namun ikan ini mampu menyelam jauh ke kedalaman laut. Ikan tuna sirip kuning di Samudra Hindia menghabiskan 85% waktunya di kedalaman kurang dari 75 m (Sumadhiharga. 2009).

Rata-rata umur ikan adalah 8 tahun. Tuna termasuk perenang cepat dengan kecepatan mencapai 80 km/jam dan terkuat di antara ikan-ikan yang berangka tulang. Mereka mampu membengkokkan siripnya lalu meluruskan tubuhnya untuk berenang cepat. Ikan tuna sirip kuning memakan berbagai jenis ikan kecil, cumi-cumi, udang, dan kepiting. Ikan tuna sirip kuning adalah ikan pemburu yang handal, dengan matanya yang besar maupun dengan indra penciuman dalam mencari mangsanya. Kapasitas maksimum isi perut dari ikan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) dapat mencapai 7 dari berat tubuhnya. Ikan tuna setiap harinya dapat mencerna makanannya 15 dari berat tubuhnya (Sumadhiharga. 2009)

B. Uraian Gelatin

Nama resmi gelatin adalah GELATINUM. Pemerianaannya adalah berupa lembaran, kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasa lemah. Kelarutan yaitu jika direndam dalam air mengembang dan menjadi lunak, berangsur-angsur menyerap air 5 sampai 10 kali bobotnya, larut dalam air panas dan jika didinginkan berbentuk gundir, tidak larut dalam etanol (95%) P, dalam kloroform P dan dalam eter P, larut dalam campuran gliserol P dan air, jika dipanaskan lebih mudah larut, larut dalam asam asetat P. Larut dalam gliserin, asam, dan basa meskipun asam kuat atau alkalis dapat menyebabkan pengendapan (Rowe, Sheskey, & Quinn, 2009)

1. Pembuatan gelatin

Gelatin didefinisikan sebagai produk yang diperoleh dengan hidrolisis parsial dari kolagen yang diturunkan dari kulit, jaringan ikat putih dan tulang binatang (GMIA.2012). Karena berasal dari kolagen, gelatin diklasifikasikan dengan benar sebagai protein turunan. Ini memberikan reaksi protein khas dan dihidrolisis oleh sebagian besar enzim proteolitik untuk menghasilkan komponen peptida atau asam amino. Berbagai asam amino dapat diperoleh dari beberapa gelatin dengan hidrolisis lengkap, dalam gram per 100 gram kering gelatin, tercantum dalam gambar 2.

Gelatin adalah bahan makanan yang umumnya diakui aman. Spesifikasi umum untuk gelatin yang dapat dimakan dapat di konsumsi dapat dilihat di gambar 3.

	Type A (Porkskin)		Type B (Calf Skin)		Type B (Bone)	
Alanine	8.6	10.7	9.3	11.0	10.1	14.2
Arginine	8.3	9.1	8.55	8.8	5.0	9.0
Aspartic Acid	6.2	6.7	6.6	6.9	4.6	6.7
Cystine	0.1		Trace		Trace	
Glutamic Acid	11.3	11.7	11.1	11.4	8.5	11.6
Glycine	26.4	30.5	26.9	27.5	24.5	28.8
Histidine	0.9	1.0	0.74	0.8	0.4	0.7
Hydroxyllysine	1.0		0.91	1.2	0.7	0.9
Hydroxyproline	13.5		14.0	14.5	11.9	13.4
Isoleucine	1.4		1.7	1.8	1.3	1.5
Leucine	3.1	3.3	3.1	3.4	2.8	3.5
Lysine	4.1	5.2	4.5	4.6	2.1	4.4
Methionine	0.8	0.9	0.8	0.9	0.0	0.6
Phenylalanine	2.1	2.6	2.2	2.5	1.3	2.5
Proline	16.2	18.0	14.8	16.4	13.5	15.5
Serine	2.9	4.1	3.2	4.2	3.4	3.8
Threonine	2.2		2.2		2.0	2.4
Tyrosine	0.4	0.9	0.2	1.0	0.0	0.2
Valine	2.5	2.8	2.6	3.4	2.4	3.0

Gambar 8. Asam amino yang berada dalam gelatin

	Type A		Type B	
pH	3.8	5.5	5	7.5
Isoelectric Point	7	9	4.7	5.4
Gel Strength (Bloom)	50	300	50	300
Viscosity (mps)	15	75	20	75
Ash	0.3	2	0.5	2

Gambar 7. Syarat gelatin yang komersial

2. Pemanfaatan gelatin

Gelatin dimanfaatkan terutama untuk mengubah cairan menjadi padatan yang elastis atau mengubah sol menjadi gel. Reaksi pada pembentukan gel ini bersifat *reversible* karena bila gel dipanaskan akan berbentuk sol dan bila didinginkan akan berbentuk gel lagi. Keadaan tersebut membedakan gelatin dengan gel dari pektin, alginat, albumin telur, dan protein susu yang gelnya *irreversible* (Setiawati, 2009)

Tabel 1. Penggunaan bahan penggel dalam industri farmasi

Hydrocolloid	Concentration of gelling agent (% w/w)	Reference
Agar	1-2	Stanley (2006)
Alginate	1-2	Liu et al. (2003)
Carrageenan	0,5-3	Nussinovitch
High methoxy pectin	2-4	May (2000)
Low methoxy pectin	0,1-4	May (2000)
Gelatin	1-5	Tosh et al (2003)
Gellan	0,5-1,5	Swon (1996)

Sumber : (Saha, 2010)

Gelatin menunjukkan berbagai sifat fungsional. Ini bisa digunakan sebagai agen pembentuk gelatin dalam kembang api yang dibumikan (Jones1977). Gel gelatin meleleh pada suhu yang relatif rendah (mulut meleleh), dan warnanya yang tidak mencolok; Semua fitur ini membuat gelatin menjadi zat gelling yang disukai dalam produk yoghurt, spread lowfat dan kembang gula. Marshmallow, permen kapas, menggunakan gelatin sebagai agen pembentuk gel(Saha, 2010)

Tabel 2. Penggunaan gelatin dalam industri pangan dan non-pangan

Jenis industri pangan	Jumlah penggunaan (ton)	Jenis industri non pangan	Jumlah penggunaan (ton)
Konfeksionari	68.000	Pembuatan film	27.000
Jelly	36.000	Kapsul lunak	22.600
Olahan daging	16.000	Cangkang kapsul	20.200
Olahan susu	16.000	Farmasi	12.600
Margarin / mentega	4.000	Teknik	6.000
Food suplement	4.000	-	
Jumlah	144.000	Jumlah	88.400

Sumber : (Setiawati, 2009)

3. Mutu Gelatin

Sifat fisika, kimia, dan fungsional sangat menentukan mutu dari gelatin, hal ini membuat gelatin mempunyai karakter yang unik. Sifat-sifat yang menjadi parameter dalam melihat mutu gelatin adalah kekuatan gel, viskositas, dan rendamen. pH dapat mempengaruhi kekuatan gel, juga dengan adanya komponen elektrolit dan non-elektrolit dan bahan tambahan lainnya, sedangkan viskositas dipengaruhi oleh interkasi hidrodinamik suhu, pH, dan konsentrasi (Imeson. 2009). Standar mutu gelatin yang dikeluarkan oleh SNI (2015) dan syarat gelatin yang baik berdasarkan FAO dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 di bawah :

Tabel 3. Standar mutu gelatin berdasarkan SNI (2015)

Karakteristik	Syarat
Warna	Tidak berwarna-kuning pucat
Bau, rasa	Normal (Dapat diterima Konsumen)
Kadar air	Maksimum 16%
Kadar abu	Maksimum 3,25%
Logam berat	Maksimum 50 mg/kg
Arsen	Maksimum 2 mg/kg
Tembaga	Maksimum 30 mg/kg
Seng	Maksimum 100 mg/kg
Sulfur	Maksimum 1000 mg/kg

Tabel 4. Persyaratan Gelatin berdasarkan FAO

Parameter	Persyaratan
Kadar abu	Tidak lebih dari 2%
Kadar air	Tidak lebih dari 18%
Belerang dioksida	Tidak lebih dari 40 mg/kg
Arsen	Tidak lebih dari 1 mg/kg
Logam berat	Tidak lebih dari 50 mg/kg
Timah hitam	Tidak lebih dari 5 mg/kg
Batas cemaran mikroba <i>Standar plate count</i> <i>W. coli</i> <i>Streptococci</i>	Kurang dari 10 ⁴ /gr Kurang dari 10 ⁴ /gr Kurang dari 10 ⁴ /gr


C. Gelombang Mikro

Microwave merupakan alat pemanas makanan yang menggunakan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik pada microwave berada pada frekuensi sekitar 2450 MHz, yaitu $\lambda = 12,24$ cm. Gelombang pada microwave menggunakan gelombang mikro dan di arahkan ke ruang pemanas. Energi elektromagnetik gelombang mikro juga telah digunakan secara luas dalam aplikasi pengolahan

makanan. Dimana waktu pemanasan yang cepat dan pemanasan volumetrik adalah merupakan keuntungan dari pemanasan microwave (Permatasari, 2015).

Microwave Assisted Extraction (MAE). MAE merupakan teknik untuk mengekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam bahan tanaman dengan bantuan energi gelombang mikro. Teknologi tersebut cocok bagi pengambilan senyawa yang bersifat thermolabil karena memiliki kontrol terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses pemanasan konvensional. Selain kontrol suhu yang lebih baik, MAE juga memiliki beberapa kelebihan lain, diantaranya adalah waktu ekstraksi yang lebih singkat, konsumsi energi dan solvent yang lebih sedikit, *yield* yang lebih tinggi, akurasi dan presisi yang lebih tinggi, adanya proses pengadukan sehingga meningkatkan fenomena transfer massa, dan setting peralatan yang menggabungkan fitur soklet dan kelebihan dari microwave (Purwanto, 2010).

Ruang pemanas microwave dibagi menjadi 16 titik dengan maksud untuk mengetahui nilai temperatur yang terdapat pada dasar ruang pemanas microwave tersebut, lihat pada Gambar 9. Pada gambar tersebut terlihat simbol berupa S dan B, S diartikan sebagai saf/kolom sedangkan B diartikan sebagai baris. Untuk membedakan tiap titik diberi penomoran baris dan kolom agar pada saat pengambilan data tidak tertukar posisi (Permatasari, 2015).



Gambar 9. Posisi Titik

B. Gelombang Sonik

Sonikasi merupakan aplikasi dari penggunaan energi suara untuk mengaduk partikel dalam suatu sampel dengan tujuan yang bermacam-macam. Sonikasi dapat digunakan untuk mempercepat pelarutan suatu materi dengan memecah reaksi intermolekuler, sehingga terbentuk partikel berukuran nano. Sonikasi berarti memberi perlakuan ultrasonik pada suatu bahan dengan kondisi tertentu, sehingga bahan tersebut mengalami reaksi kimia akibat perlakuan tersebut. Metode ini termasuk jenis metode *top down* dalam pembuatan material nano. Prosesnya dengan cara menggunakan gelombang ultrasonik dengan rentang frekuensi 20 KHz-10 MHz yang ditembakkan ke dalam medium cair untuk menghasilkan gelembung kavitasi yang dapat membuat partikel memiliki diameter dalam skala nano (Suslick & Price, 1999).

C. *Pengeringan Beku (Freeze Dryng)*

Pengeringan beku merupakan salah satu metode pengeringan yang digunakan untuk mempertahankan mutu bahan pangan atau produk pangan. Pengeringan ini memiliki keuntungan untuk mempertahankan stabilitas bahan/produk untuk menghindari perubahan aroma, warna dan unsur organoleptik lainnya serta stabilitas struktur seperti pengerutan dan perubahan bentuk, dapat mencegah aktivitas mikroba dan mencegah terjadinya reaksi-reaksi kimia (Nofrianty. 2013).

Menurut Belyamin, dkk (2011), komponen-komponen alat pengeringan beku adalah sebagai berikut:



Gambar 10. Alat Kering Beku

1. Wadah penyimpanan sampel (chamber)

Chamber pada mesin pengeringan beku merupakan wadah untuk meletakkan bahan/produk yang akan dikeringkan. Pemanasan dalam ruang terjadi disebabkan oleh pemanas kondensor dari bagian atas dan bawah serta tekanan yang ada sangat rendah karena akan ditarik mesin vakum. Mesin vakum ini bertujuan untuk menarik uap air yang ada pada bahan/produk.


2. Penjerap dingin (Cold trap)

Cold trap merupakan bagian ruangan yang digunakan sebagai tempat udara campuran dengan kandungan air, dimana evaporator akan menangkap air sehingga udara yang masuk ke dalam mesin vakum benar-benar telah kering untuk menghasilkan bahan/produk dengan kualitas yang baik .


3. Unit refrigerasi (Refrigeration unit)

Refrigeration unit digunakan untuk mengkondensasikan uap pada perangkat uap serta untuk membekukan bahan/produk ketika pengeringan beku dengan menggunakan mode pembekuan lempeng sentuh. Peralatan pendukung pada alat pengeringan beku adalah pompa vakum dengan tekanan ultimate (tekanan kerja) $6,7 \times 10^{-2}$ Pa.

Prinsip kerja pengeringan beku ini diawali dengan proses pembekuan bahan/produk pangan dan dilanjutkan dengan pengeringan. Pengeringan ini mengeluarkan/memisahkan hampir sebagian besar air dalam bahan/produk yang ada melalui proses sublimasi. Proses pengeringan dengan pengeringan beku dapat dilihat pada Gambar 1. dan 2. (Hariadi, 2013)



Gambar 11. Mekanisme pengeringan beku



Gambar 12. Diagram Fase air

Proses pengeringan beku dapat dijelaskan berdasarkan ketiga gambar tersebut dapat diketahui bahwa dengan mengatur tekanan (P) serta suhu (T), air dapat membentuk gas (uap), cair (air) serta padatan (es). Air akan berada pada kesetimbangan uap, air dan es jika berada pada tekanan 4,58 torr (610,5 Pa) dan suhu 0 oC (Gambar 12). Titik dimana kesetimbangan terjadi antara ketiga fase tersebut dinamakan titik triple, akan tetapi dapat mengalami proses sublimasi jika suhu dinaikkan melebihi suhu titik triple. Sublimasi adalah proses yang mengalami perubahan fase, yaitu dari padat (es) menjadi uap (Gambar 2.7 B). Air dalam bahan pangan secara kontinyu akan berkurang melalui proses sublimasi apabila suhu dinaikkan melebihi suhu triple (Hariadi, 2013).

D. Panas Tekanan Tinggi

Autoklaf merupakan suatu bejana yang dapat ditutup, yang diisi oleh uap panas dengan tekanan tinggi. Suhu didalamnya dapat mencapai 115°C hingga 125°C dan tekanan uapnya mencapai 2 – 4 atm. Alat tersebut merupakan ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan dipertahankan pada suhu serta

tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Agar penggunaan autoklaf efektif, uap air harus dapat menembus setiap alat yang disterilkan. Oleh karena itu, autoklaf tidak boleh terlalu jenuh, agar uap air benar-benar menembus semua area (Adji, 2007).

E. Tinjauan Islam Tentang Pembuatan Gelatin Halal

Gelatin dari sisik ikan tuna sangat penting adanya untuk negara Indonesia yang mayoritas warganya adalah muslim. Gelatin yang terbuat dari tulang ikan, atau sisik ikan sangat terjamin kehalalannya. Hal ini berkaitan dengan hukum syariat Islam yang mewajibkan pengikutnya untuk mengkonsumsi sesuatu yang jelas kehalalnya. mengkonsumsi sesuatu yang halal merupakan wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

Mengacu pada firman Allah QS, Al-maidah 96 yang berbunyi:

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ

صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Terjemahnya :

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan

Para ulama memahami kata-kata *binatang buruan laut* dalam arti apa yang diperoleh dengan upaya dan yang dimaksud dengan *makanan (yang berasal) dari laut* adalah apa yang mengapung atau yang terdampar. Karena yang mengapung dan terdampar tidak lagi diperoleh dengan *memburunya*. Ada juga yang memahami kata *makanannya* dalam arti yang diasinkan dan dikeringkan. Tidak ada larangan untuk berburu binatang laut dan sungai, kerana binatang laut sangat melimpah (Quraish, 2001: 189).

Merujuk dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ikan adalah makanan yang halal untuk dikonsumsi, begitu juga dengan sisik dari ikan itu sendiri. Sisik adalah bagian dari tubuh ikan yang berfungsi sebagai pelindung tubuh bagi ikan, sisik ini mengandung protein kolagen yang apabila diolah dengan cara tertentu dapat dibuat sebagai bahan gelatin yang saat ini jumlah kebutuhannya di setiap negara makin meningkat tiap tahunnya. Kehalalan ikan untuk dikonsumsi semakin dipertegas dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi

Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ

وَالطَّحَالُ

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa yang halal dari binatang laut atau sungai hanya ikan saja, dan bahwa tidak dibenarkan memakan ikan yang mengapung antara lain atas dasar bahwa ia adalah bangkai. Ulama lain mengecualikan dari larangan memakan bangkai, bangkai ikan dan bangkai belalang, berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad SAW di atas.

Sumber makanan dari bahan laut tidak diragukan kehalalannya, berbeda dengan sumber yang lain karena kehalalannya masih bisa dipertanyakan, apakah sumbernya halal, diperoleh dengan cara yang halal, dikelola dengan cara yang halal. Hal-hal yang seperti ini sudah terhindar dengan penggunaan bahan baku atau sampel dari sisik ikan tuna. Oleh karena itu kehalalan dan *toyi'ban* dari hasil gelatin yang dihasilkan sudah tidak diragukan lagi.

Bagi masyarakat muslim terutama di Indonesia makan makanan yang baik dan halal adalah kewajiban, salah satu contohnya ialah penggunaan bahan gelatin yang bersumber dari tulang ikan dan sisik ikan maupun sisik ikan. Sebab sampai saat ini bahan gelatin yang paling banyak digunakan ialah yang berbahan dasar dari babi, sedangkan jelas dijelaskan dalam Al-Quran tentang jenis-jenis makanan atau bahan makanan yang haram dan termasuk diantaranya adalah yang bersumber dari babi.

Mengacu pada firman Allah QS, Al-an'am 145 yang berbunyi

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ

دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ

غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya:

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Pengharaman babi atau apa yang disebut diatas, yakni bahwa makanan tersebut berdampak buruk dalam jiwa dan perilaku manusia. Imam Syafi'i menegaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks menjawab pertanyaan, yakni diskusi antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam dan kaum musyrikin tentang binatang ternak yang mereka percaya diharamkan Allah sehingga ayat ini hanya menguraikan hal-hal yang dipertanyakan dan didiskusikan itu, tidak menyangkut binatang atau jenis makanan yang lain (Quraish, 2003).

Kebutuhan negara-negara di dunia dengan gelatin makin meningkat tiap tahunnya, begitupun juga dengan negara Indonesia, produksi gelatin di negara ini masih sangat sedikit sehingga untuk mencukupi kebutuhan gelatin, Indonesia memilih

mengimpor gelatin yang sebagian besar berasal dari Eropa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara-negara di Eropa sangat didominasi oleh masyarakat yang beragama Nasrani, dimana agama ini tidak mempersoalkan tentang makanan yang bersumber dari babi. Berbeda dengan negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam sendiri mengharamkan penggunaan babi sebagai bahan makanan, begitu juga dengan hewan yang disembelih atas nama selain Allah, meskipun hewan tersebut halal untuk dikonsumsi. Maka daripada itu terus dilakukan penelitian tentang pengembangan gelatin yang bersumber dari bahan-bahan yang lain seperti ikan, dimana hewan ini mempunyai resiko penyakit yang rendah dibandingkan babi maupun sapi, begitu juga dengan faktor agama dimana hampir semua agama di dunia memperbolehkan untuk mengonsumsi ikan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif eksperimental (Nasir, 2011)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Farmasi dan Laboratorium Farmasetika jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin Makassar, Laboratorium Biofaraka Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin Makassar dan Fakultas Bioteknologi Terpadu Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pre-eksperimental di laboratorium, yaitu penelitian yang mengungkapkan pengaruh atau suatu gejala yang timbul, dengan ciri khusus, yaitu dengan melakukan percobaan (Budiharto., 2008)

C. Sampel

Sampel penelitian ini adalah Sisik ikan tuna yang di ambil dari Pabrik KIMA PT. BMI, Jl. Kima 14, Kawasan Industri Makassar, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, sebanyak 27 kg.

D. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan Autoklaf hirayama, blender, cawan porselin, gelas kaca, kain flanel, mikrowafe, oven Mammert[®], pengaduk kayu, pH meter, pipet tetes, pipet volumetri, Sonikator, Tanur Nabertherm[®], talang stainless, termometer, timbangan digital, *viscometer Ostwald*, wadah tahan asam, water bath.

2. Bahan yang digunakan

Bahan baku yang digunakan adalah Aquades, Asam Asetat, HCl, Natrium Hidroksida, dan sisik ikan tuna

E. Prosedur Kerja

1. Pengolahan sampel

Proses pengerjaan sisik ikan tuna dibagi dalam 11 kelompok, dimana masing masing kelompok mempunyai perlakuan yang berbeda-beda, secara umum sisik diolah menjadi gelatin melalui 4 tahap, yaitu:

a. Degreasing

Kulit ikan tuna yang telah diperoleh, dilakukan proses pencucian atau pembersihan. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada sisik. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan memanaskan Kulit ikan tuna dengan air mendidih selama 60 menit, selanjutnya dipisahkan sisik ikan tuna dengan kulit, dan ditimbang sebanyak 250 gram untuk

masing-masing kelompok lalu dihaluskan dengan cara diblender untuk memperluas permukaan (Huda, 2013).

b. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium dan garam-garam mineral yang terdapat dalam sampel sehingga sampel yang dihasilkan menjadi lunak atau biasa disebut osein. Proses demineralisasi pada penelitian ini mempunyai berbagai perlakuan yang berbeda-beda, tergantung dengan metode yang digunakan disetiap kelompoknya. Yang pertama adalah berat sampelnya, dimana pada kelompok 1 hingga kelompok 10 menggunakan sampel sebanyak 250 gram, sedangkan pada kelompok 11, sampel yang digunakan sebanyak 125 gram.

Yang kedua adalah jenis pelarutnya, banyak pelarut yang digunakan disetiap rendaman adalah 1 liter atau menggunakan perbandingan 1;4 g/ml sambil terus dilakukan pengadukan (Huda, 2013), dan hampir semua kelompok menggunakan pelarut asam asetat 1 N, tetapi khusus pada metode pengaruh konsentrasi asam dan basa, pelarut-pelarutnya dibedakan dengan berbagai konsentrasi, yaitu pada kelompok 1 menggunakan pelarut asam asetat 0,01 N, dan pada kelompok 2 menggunakan asam asetat 0,1 N. Dan untuk pelarut basa, pada kelompok 1 menggunakan pelarut NaOH 0,01 N, kelompok 2 menggunakan NaOH 0,1 N, dan kelompok 10 menggunakan pelarut NaOH 1 N. Sedangkan sisanya, yaitu kelompok 3,4,5,6,7 dan 11 menggunakan pelarut yang sama yaitu asam asetat 1 N.

Yang ketiga adalah lama perendamannya, perendaman yang dilakukan untuk kelompok 1,2,3,4,8,9, dan 10 adalah selama 8 jam, sedangkan untuk kelompok 5,6 dan 7 direndam selama 12 jam. Setelah perendaman, dilakukan penyaringan dengan menggunakan kain flanel 4 lapis, guna diambil osseinnya

Perbedaan perlakuan yang terakhir pada proses demineralisasi adalah proses penetralan ossein, dimana pada metode pengaruh konsentrasi asam dan basa seperti pada kelompok 1,2, dan 3 diberikan NaOH dalam menetralkan osseinnya, dan pada kelompok 8,9 dan 10, diberikan HCl untuk menetralkan osseinnya. Sedangkan pada kelompok 4,5,6,7, dan 11, penetralan ossein dilakukan dengan cara mencuci ossein menggunakan aquadest sebanyak jumlah pelarut yang digunakan dalam merendam, dimana pencucian dilakukan sebanyak 3 kali untuk setiap rendaman, dan disetiap pencucian dibuang air bilasannya menggunakan kain flanel 4 lapis.

c. Ekstraksi

Ekstraksi dilakukan setelah proses demineralisasi, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan suhu tertentu antara 50-100° C (GMIA, 2012). Proses ekstraksi dilakukan bervariasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Dalam proses ekstraksi, ossein ditambahkan dengan aquadest sebanyak jumlah pelarut yang digunakan pada proses demineralisasi.

Ossein yang telah ditambahkan dengan aquadest selanjutnya diekstraksi dengan alat ekstraksi yang berbeda-beda tergantung dengan metode yang digunakan. Pada metode pengaruh konsentrasi asam dan basa, dan metode pengaruh pengeringan freeze

dry, yaitu kelompok 1,2,3,4,8,9,10,dan 11, digunakan waterbath dengan suhu 60°C selama 8 jam untuk mengekstraksi osseinnya. Untuk ekstraksi pada metode pengaruh gelombang ultrasonik yaitu kelompok 5, menggunakan alat sonikator dengan suhu 50°C selama 3 jam. Untuk ekstraksi pada metode pengaruh gelombang mikro yaitu kelompok 6 menggunakan alat mikrowave dengan suhu 100°C selama 1 jam. Dan yang terakhir yaitu untuk ekstraksi pada metode pengaruh tekanan panas tinggi yaitu kelompok 7 menggunakan alat autoclave dengan suhu 121°C selama 1 jam. Ossein yang telah diekstraksi kemudian disaring menggunakan kain flanel 4 lapis, guna diambil filratnya.

d. Pengeringan

Filtrat yang didapatkan dari hasil ekstraksi selanjutnya dikeringkan (Huda, 2013). Proses pengeringan juga berbeda-beda disetiap kelompoknya, tergantung dengan metode yang digunakan. Untuk kelompok 1,2,3,4,5,6,7,8,9, dan 10, menggunakan alat pengeringan berupa oven dengan suhu 60°C. Sedangkan untuk kelompok 11 menggunakan alat pengeringan berupa freeze dry dengan suhu -40°C

2. Analisis Viskositas Gelatin

Sampel ditimbang sebanyak 6,67 g kemudian dilarutkan dalam air suling hingga volume 100 ml pada suhu 70°C. Gelatin didinginkan pada suhu 20°C diukur viskositasnya menggunakan viskometer *Ostwald* (Tazwir, 2007).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Hasil Uji Organoleptik Sisik Ikan Tuna

Tabel 5. Hasil uji organoleptik sisik ikan tuna

Kelompok	Organoleptik			
	Bentuk	Bau	Rasa	Warna
1	Serbuk	Khas	Halus	Kuning Kehitaman
2	Lembaran	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
3	Lembaran	Khas	Kasar	Kuning kekuningan
4	Lembaran	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
5	Serbuk	Khas	Halus	Putih
6	Lembaran	Khas	Halus	Kuning kecoklatan
7	Kepingan	Khas	Kasar	Coklat
8	Serbuk	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
9	Kepingan	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
10	Lembaran	Khas	Kasar	Kuning kecoklatan
11	Gabus pipih	Khas	Halus	Putih

M A K A S S A R

2. Hasil Uji Viskositas

Tabel 6. Hasil Uji Viskositas

Kelompok	Viskositas
1	1,1343
2	9,1289
3	5,0564
4	4,3911
5	1,8839
6	4,1209
7	2,2182
8	1,5903
9	1,9672
10	1,1284
11	4,9164

B. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan sampel dari sisik ikan tuna sirip kuning (*Thunnus albacares*) yang diperoleh dari PT.IBM, bertempat di kima 14 Kawasan Industri Makassar, kecamatan biringkanaya Makassar, sulawesi selatan.

Secara umum, pembuatan gelatin dibagi menjadi 4 tahapan yaitu Degreasing, demineralisasi, ekstraksi dan tahap terakhir ialah pengeringan (Huda, 2013)

Penelitian ini berlangsung dengan membagi kelompok sampel menjadi 11 kelompok, dimana tiap kelompok setiap kelompok mempunyai perlakuan-perlakuan yang berbeda-beda perlakuannya. Sampel yang digunakan adalah sisik ikan tuna sirip kuning, dimana sampel ini dibagi 250 gram tiap kelompoknya, khusus kelompok 11, sisik yang digunakan seberat 125 gram. Sampel kemudian didemineralisasi dengan

pelarut seperti Asam asetat dan NaOH. Kelompok 1,2,3,4,5,6,7, dan 11 hampir semuanya direndam dengan asam asetat 1 N, kecuali pada kelompok 1 dan 2 yang menggunakan asam asetat dengan konsentrasi berturut-turut adalah 0,01 N dan 0,1 N, Sedangkan pada kelompok 8,9 dan 10 direndam dengan NaOH dengan konsentrasi adalah berturut-turut adalah 0,01 N; 0,1 N; dan 1 N, perlu diketahui bahwa perbedaan konsentrasi pelarut pada kelompok 1,2,3,8,9, dan 10 dilakukan untuk membandingkan konsentrasi mana yang paling efektif dalam pembuatan gelatin. Selanjutnya sampel di saring guna diambil osseinnya dan di netralkan dengan cara yang berbeda-beda, kelompok 1, 2 dan 3 dinetralkan dengan penambahan NaOH, kelompok 4,5,6, dan 7 dinetralkan dengan cara dilakukan pencucian dengan aquadest, dan kelompok 8,9, dan 10 dinetralkan dengan penambahan NaOH. Ossein yang telah dinetralkan kemudian diekstraksi dengan cara yang berbeda-beda pula, untuk kelompok 1,2,3,4,8,9,10,dan 11, diekstraksi dengan waterbath sedangkan kelompok 5,6, dan 7 diekstraksi dengan alat yaitu secara berturut-turut sonikator, mikrowave dan autoclave. Sampel yang telah diekstraksi kemudian diambil filtratnya dan di keringkan pada oven, tetapi khusus pada kelompok 11 pengeringan dilakukan dengan alat freeze dry.

Setelah semua gelatin terbentuk, kemudian dilakukan pengujian berupa uji organoleptik dan uji viskositas gelatin.

Yang pertama yaitu uji organoleptik, yaitu pengujian yang didasarkan pada bentuk, rasa, aroma, dan warna dari gelatin. Dimana hasil yang diperoleh untuk kelompok satu diperoleh gelatin yang berbentuk serbuk, berbau khas, dengan rasa yang

halus dan warna yang kuning kehitaman. Untuk kelompok 2, diperoleh hasil gelatin yang berbentuk lembaran, berbau khas, dengan rasa yang kasar dan berwarna kuning kecoklatan. Pada kelompok 3 diperoleh bentuk lembaran, berbau khas, dengan rasa khas dan warna kuning. Untuk kelompok 4, gelatin yang diperoleh berbentuk lembaran, berbau khas, dengan rasa kasar dan berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan kelompok 5 didapatkan gelatin yang berbentuk beraroma khas dengan rasa yang halus serta berwarna putih. Untuk kelompok 6 diperoleh gelatin dengan bentuk lembaran beraroma khas dengan rasa halus berwarna kuning kecoklatan. Untuk kelompok 7 didapatkan gelatin berbentuk kepingan, beraroma khas dengan rasa yang halus dan berwarna coklat. Pada kelompok 8 diperoleh gelatin dengan bentuk serbuk dengan aroma yang khas dan rasa yang kasar serta berwarna kuning kecoklatan. Untuk kelompok 9 diperoleh gelatin berbentuk kepingan, berbau khas, dengan rasa yang kasar, berwarna kuning kecoklatan. Pada kelompok 10 diperoleh gelatin dengan bentuk lembaran berbau khas, dengan rasa yang kasar, dan berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan pada kelompok 11 diperoleh gelatin dengan bentuk pipih dengan aroma yang khas, rasanya kasar dan berwarna putih. Dari keseluruhan gelatin yang diperoleh, gelatin yang diperoleh telah memenuhi syarat pemerian gelatin pada FI edisi 5, dan telah memenuhi standar karakteristik organoleptik gelatin yang tercantum di Gelatin Handbook.

Pengujian selanjutnya adalah uji viskositas gelatin, akan tetapi sebelum kita menguji viskositasnya, gelatin terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan perlakuan

yang hampir sama, dari 11 kelompok dibagi menjadi 4 perlakuan berbeda, yang pertama adalah perlakuan sampel menggunakan metode asam yang meliputi kelompok 1; 2; dan 3, yang kedua adalah perlakuan sampel menggunakan metode pengeringan yang meliputi kelompok 4 dan 5, yang ketiga ialah perlakuan sampel menggunakan metode ekstraksi yang meliputi kelompok 5 ; 6; dan 7, dan yang ke empat ialah perlakuan sampel menggunakan metode basa yang meliputi kelompok 8; 9; dan 10.

Viskositas adalah salah satu pengujian paling penting dalam menentukan kualitas dari gelatin. Viskositas berhubungan dengan bobot molekul gelatin, dimana semakin besar bobot molekul maka laju aliran akan semakin lambat sehingga akan meningkatkan nilai viskositas (Setiawaty. 2009). Dalam mengukur viskositas, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur laju alir dan juga bobot jenis dari sampel gelatin. Pengukuran laju alir yaitu menggunakan viskometer ostwald, ditimbang gelatin sebanyak 0,67% kemudian di tambahkan aquadests dengan suhu 60° sebanyak 10 ml, sampel yang telah dilarutkan selanjutnya diukur waktu laju alirnya menggunakan viskometer ostwald. Sedangkan untuk pengukuran bobot jenis, diambil 0,2 gr sampel gelatin kemudian di masukkan ke dalam piknometer, lalu di tambahkan dengan aquadest hingga pikno terisi penuh, pikno kemudian ditimbang menggunakan neraca analitik untuk mengetahui bobot jenis nya. Setelah laju alir dan bobot jenis sudah di dapatkan, maka viskositas dari sampel bisa diukur dengan memasukkan nilainya ke dalam persamaan :

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

Menurut "*Gelatin Handbook*" (GMIA, 2012), syarat viskositas gelatin yang baik untuk tipe A adalah 15-75 mPs (1,5 cP - 7,5 cP) sedangkan untuk tipe B adalah 20-75 mPs (2 cP - 7,5 cP)


Dari hasil pengukuran viskositas, nilai viskositas dari perlakuan sampel menggunakan metode asam meliputi Kelompok 1, 2 dan 3 didapatkan hasil berturut-turut 1,1343 cP; 9,1289 cP; dan 5,0564 cP, dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa hanya pada kelompok 3 dengan nilai viskositas 5,0564 yang memenuhi syarat viskositas gelatin yang baik tipe A menurut "*Gelatin Handbook*" (GMIA. 2012), hal ini menunjukkan bahwa kemampuan asam asetat pada konsentrasi 0,1 N dalam menghidrolisis peptida kolagen sisik ikan tuna kurang baik, tingginya rendahnya nilai viskositas sangat dipengaruhi oleh distribusi molekul peptida gelatin dalam larutan serta berat molekul dari peptida gelatin (Nishimoto *et al.*, 2005). Semakin besar berat molekul dari gelatin maka distribusi molekul gelatin dalam larutan semakin lambat sehingga menghasilkan nilai viskositas yang tinggi (Mariod dan Adam, 2013).

Untuk perlakuan sampel yang menggunakan metode pengeringan meliputi kelompok 4 dan 11, didapatkan hasil secara berturut-turut yaitu 4,3911 cP dan 4,9164 cP, dari hasil ini dapat dilihat bahwa keduanya telah memenuhi syarat untuk viskositas gelatin yang baik tipe A menurut "*Gelatin Handbook*" (GMIA, 2012). Sedangkan viskositas gelatin dari perlakuan sampel yang menggunakan metode ekstraksi meliputi kelompok 5,6 dan 7 diperoleh hasil berturut-turut 1,8839; 4,1209 dan 2,2182. Dari hasil

yang diperoleh dapat dilihat bahwa hanya gelatin pada kelompok 5 yang tidak memenuhi syarat untuk viskositas gelatin yang baik menurut “*Gelatin Handbook*” (GMIA, 2012), berdasarkan hasil viskositas yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata untuk viskositas-viskositas yang didapatkan ditiap kelompoknya, hal ini dikarenakan suhu yang berbeda-beda pada proses ekstraksi. Secara keseluruhan semakin meningkatnya suhu ekstraksi maka semakin rendah nilai viskositasnya. Hal ini diduga karena pemanasan yang tinggi menyebabkan terjadinya hidrolisis lanjutan pada kolagen yang telah menjadi gelatin, sehingga akan memutuskan rantai asam amino sehingga viskositasnya menjadi rendah. Viskositas berbanding terbalik dengan suhu, semakin meningkatnya suhu maka viskositas akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan partikel-partikel fluida yang semakin cepat apabila suhu ditingkatkan dan menurun viskositasnya. Menurut Stansby (1977) dalam Wiratmaja (2006), semakin panjang rantai asam amino gelatin maka nilai viskositas gelatin akan semakin besar, itulah yang terjadi pada hasil viskositas yang rendah pada ekstraksi autovlav dengan nilai 2,2182 cP dikarenakan karena suhu yang digunakan sangat tinggi yaitu 121°C, sedangkan pada ekstraksi dengan menggunakan mikrowave dengan suhu 100°C mendapatkan nilai viskositas dengan nilai 4,1209, ini diduga karena suhu pemanasan yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan autoclave, sehingga viskositas gelatin yang didapatkan cukup baik. Sedangkan pada ekstraksi dengan sonikator didapatkan nilai viskositas yaitu 1,8839. Rendahnya nilai viskositas mungkin disebabkan karena lamanya proses

ekstraksi pada alat sonikator yaitu selama 3 jam dengan suhu rendah yaitu 50°C, kolagen yang terlalu lama berikatan dengan air dapat membuat terjadinya hidrolisis lanjutan pada kolagen.

Untuk perlakuan sampel yang menggunakan metode basa meliputi kelompok 8,9 dan 10, diperoleh hasil secara berturut-turut 1,5903; 1,9672 dan 1,1284. Dari hasil yang didapatkan dapat dilihat bahwa tidak ada satupun dari ke tiga kelompok yang memenuhi syarat gelatin yang baik menurut “*Gelatin Handbook*”. Rendahnya nilai viskositas kemungkinan terjadi akibat lemahnya ikatan silang yang menyebabkan kolagen mudah terhidrolisis, hidrolisis ini dapat menurunkan berat molekul kolagen yang ada akhirnya dapat menurunkan viskositas gelatin (Hermanto, 2014)



Tabel 7. Histogram Pengukuran Viskositas Gelatin Ikan Tuna

Berdasarkan analisis dengan metode anova diperoleh hasil bahwa perlakuan 1, 2, 3, dan 4 signifikan mempengaruhi viskositas dengan tingkat kepercayaan dimana nilai $p < 0,05$ (Lampiran 3), kemudian analisis dilanjutkan dengan menggunakan metode BNT untuk mengetahui kondisi yang optimal terhadap viskositas yang diperoleh.

Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui bahwa masing-masing perlakuan mempunyai perbedaan yang signifikan, karena nilai $p < 0,05$ sehingga kondisi yang optimal untuk viskositas dinilai dari viskositas yang tertinggi dan memenuhi persyaratan GMIA.

Pada perlakuan dengan sampel menggunakan metode asam yang meliputi kelompok 1; 2 dan 3, diketahui bahwa kelompok 3 memiliki kondisi viskositas yang paling optimal dengan nilai viskositas 5,05 cP, dan untuk perlakuan sampel menggunakan metode pengeringan yang meliputi kelompok 4 dan 11 diketahui bahwa kelompok 11 memiliki kondisi viskositas yang paling optimal dengan nilai 4,39 cP, dan untuk perlakuan sampel yang menggunakan metode ekstraksi meliputi kelompok 5; 6; dan 7; diketahui bahwa kelompok 6 memiliki kondisi viskositas yang paling optimal dengan nilai 4,12 cP, sedangkan untuk perlakuan sampel yang menggunakan metode basa meliputi kelompok 8; 9; dan 10, diketahui bahwa kelompok 9 memiliki kondisi viskositas yang paling optimal dengan nilai 1,96 cP, tetapi tidak memenuhi persyaratan viskositas yang baik menurut GMIA.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan :

1. Asam, Basa, metode ekstraksi, dan metode pengeringan secara signifikan mempengaruhi viskositas gelatin dengan tingkat kepercayaan 95%.
2. Kondisi optimal viskositas gelatin yang dihasilkan oleh proses perendaman menggunakan asam 1 N dengan viskositas 5,05 cP, proses ekstraksi menggunakan microwave dengan viskositas 4,12 cP, dan proses pengeringan menggunakan freeze dry dengan viskositas 4,91 cP

B. Saran

Dilanjutkan penelitian lebih lanjut untuk sebagai bahan tambahan pembuatan cangkang kapsul dan bahan pengikat tablet dari gelatin yang dibuat dari sisik ikan Tuna sirip kuning.

KEPUSTAKAAN

- Agustin, Agnes T. "Kajian Gelatin Kulit Ikan Tuna (*Thunnus albacares*) Yang Diproses Menggubakan Asam asetat". *Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon* 1, no 5 (2015): h.1186-1189.
- AOAC. *Official Methods Of Analysis Of Association Official Agricultur Chemist* Volume One. Published by Assosiation of Official Analytical Chemist INC: USA. 1995.
- Budiharto. *Metodologi Penelitian Kedokteran*. Jakarta: EGC, 2008.
- "The Evaluation Of Gelatin" *Situs Resmi Gelatin Manufactures of Europe*
<http://www.gelatine.org/gelatine/history.html> (19 Agustus 2018)
- GMIA. *Gelatin Handbook*. New York: Gelatin Manufacturers institute of america, 2012. h. 3
- Hariadi, Purwiyatno. "Freeze Drying Technology: for Better Quality & Flavor of Dried Product". tinjauan terhadap buku Food Review Indonesia, *Teknologi* 8, no. 2 (2013), h. 53.
- Hasdar, Muhammad, dkk. "Karakteristik Edible Film Yang Diproduksi Dari Kombinasi Gelatin Kulit Kaki Ayam Dan Soy Protein Isolate". *Buletin Peternakan* 35, no 3 (2011): h. 184-194.
- Huda. Wahyu Nurul , dkk. "Kajian Karakteristik Fisik Dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*Gallus Gallus Bankiva*) Dengan Variasi Lama Perendaman Dan Konsentrasi Asam". *Jurnal Tekno sains Pangan*, 2 No 3 (2013): h. 70-75.
- Irwandi. "Extraction and characterization of gelatin from different marine fish species in Malaysia". *International Food Research Journal* 16, (2009): h. 381-389.
- [JECFA]. Joint Expert Communittee on Food Additives. 2003. Edible Gelatin. *Di dalam Compendium of Additive Specifications*. Volume 1. Italy: Rome.
- Karayannakidis, Panayotis D Dan Anastasios Zotos. "Physicochemical Properties of Yellowfin Tuna (*Thunnus albacares*) Skin Gelatin and its Modification by the Addition of Various Coenhancers". *Journal of Food Processing and Preservation*, (2014): h. 1-8.

- Karim, A.A dan Rajeev Bhat. "Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an alternative to mammalian gelatins". *Food Hydrocolloids* 23, (2009): h. 536-576.
- Rahmantya, Krisna Fery, dkk. *Analisis Data Pokok Kementerian Kelautan Dan Perikanan*. Jakarta. Pusat Data Statistik Dan Informasi, 2015. H. 36-86
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia. 2011.
- Nofrianti, R. "Metode Freeze Drying Bikin Keripik Makin Crunchy". *Indonesian Food Technologist Community* 2 no 1(2013): h. 1
- Panjaitan, Tina Fransiskha Carolyn. "Optimasi Ekstraksi Gelatin Dari Tulang Ikan Tuna (*Thunnus albacares*)". *Jurnal Wiyata* (2016).
- Permatasari, Rosyida. "Distribusi Temperatur Pada Microwave menggunakan Metode CFD". *Research Gate*, (2015): h. 1-5
- Purwanto, Helmy. "Pengembangan Microwave Assisted Extractor (Mae) Pada Produksi Minyak Jahe Dengan Kadar Zingiberene Tinggi". *Momentum* 6, no 2 (2010): h. 9-15
- Quraish, Muhammad. *Tafsir Al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an*. Lentera Hati. Jakarta. 2003
- Rowe, Raymond C, dkk. *Handbook of Pharmaceutical Excipients*. London. Pharmaceutichal Press, 2009. H. 549-553
- Saha, Dipjyoti dan Suwendu Bhattacharya. "Hydrocolloids as thickening and gelling agents in food: a critical review". *J Food Sci Technol* 47, no 6 (2010): h. 587-597
- Schrieber, Reinhard dan Herbert Gareis. *Gelatin Handbok*. Eberbach. Willey-VCH, 2007.
- Setiawati, Ima Hani. Karakterisasi mutu fisika kimia gelatin kulit ikan kakap merah (*Lutjanus sp.*) Hasil proses perlakuan asam.. Bogor. 2009.
- [SNI]. Standar Nasional Indonesia. 063735.1995. *Mutu dan Cara Uji Gelatin*. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional.
- Sumadhiharga, O.K. *Pusat Penelitiin oseanografi*. Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia, 2009.
- Suslick, Kenneth S. dan Gaeth J. Price. "Applications Of Ultrasound To Materials Chemistry". *Annuals Reviews* 29, (1999): h. 295-323

Tazwir, Tazwir, dkk. “Optimasi Pembuatan Gelatin dari Tulang Ikan Kaci-Kaci (Plectorhynchus chaetodonoides Lac.) Menggunakan Berbagai Konsentrasi Asam dan Waktu Ekstraksi”. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 2, No 1 (2007) : h.35-43

Teguh, S. *Klasifikasi Mahluk Hidup*. Jakarta. Azka Pressindo. 2017




LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur Kerja


A. Preparasi Sampel (Agustin, 2015)




B. Kelompok 1,2, dan 3




C. Kelompok 4 dan 11



D. Kelompok 5,6 dan 7




E. Kelompok 8, 9, dan 10



F. Analisis Karakteristik Fisika Dan Kimia

(Agustin , 2015 dan Pandjaitan, Tina Fransiskha Carolyn. 2016)



Lampiran 2. Perhitungan

A. Perhitungan Rendamen

a) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 1

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 1,1383 gr

$$\begin{aligned} \% \text{Rendamen} &: \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\% \\ &: \frac{1,1383}{250} \times 100\% \\ &: 0,45\% \end{aligned}$$

b) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 2

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 3,1079 gr

$$\begin{aligned} \% \text{Rendamen} &: \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\% \\ &: \frac{3,1079}{250} \times 100\% \\ &: 1,24\% \end{aligned}$$

c) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 3

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 0,6806 gr

$$\begin{aligned} \% \text{Rendamen} &: \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\% \\ &: \frac{0,6806}{250} \times 100\% \\ &: 0,27\% \end{aligned}$$

d) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 4

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 8,8310 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{8,8310}{250} \times 100\%$$

:3,53%

e) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 5

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 0,7851 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{0,7851}{250} \times 100\%$$

:0,31%

f) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 6

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 3,1075 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{3,1075}{250} \times 100\%$$

:1,24%

g) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 7

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 18,9844 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{18,9844}{250} \times 100\%$$

:7,6%

h) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 8

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 2,5826 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{2,5826}{250} \times 100\%$$

:1,03 %

i) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 1

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 9,1800 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{9,1800}{250} \times 100\%$$

:3,67%

j) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 1

Berat Sisik : 250 gr

Berat Gelatin : 4,8481 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{4,8481}{250} \times 100\%$$

: 1,92%

k) Rendamen yang diperoleh dari kelompok 1

Berat Sisik : 250gr

Berat Gelatin : 4,0168 gr

%Rendamen : $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik}} \times 100\%$

$$: \frac{4,0168}{250} \times 100\%$$

: 3,21%

B. Perhitungan Bobot Jenis

a) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 1

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0413 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,5083 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,5083-11,0413}{25} \\ &: 0,9386 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

b) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 2

$$\begin{aligned} \text{Bobot piknometer kosong(a)} &: 11,0413 \text{ gr} \\ \text{Bobot piknometer + zat (b)} &: 34,2831 \text{ gr} \\ \text{Volume piknometer} &: 25 \text{ ml} \\ \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,2831-11,0413}{25} \\ &: 0,9296 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

c) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 3

$$\begin{aligned} \text{Bobot piknometer kosong(a)} &: 11,0413 \text{ gr} \\ \text{Bobot piknometer + zat (b)} &: 34,3583 \text{ gr} \\ \text{Volume piknometer} &: 25 \text{ ml} \\ \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,3583-11,0413}{25} \\ &: 0,9325 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

d) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 4

$$\text{Bobot piknometer kosong(a)} : 11,0413 \text{ gr}$$

Bobot piknometer + zat (b) : 34,2989 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,2989-11,0413}{25} \\ &: 0,9303 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

e) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 5

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0413 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,2875 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,2875-11,0413}{25} \\ &: 0,9298 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

f) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 6

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0413 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,4064 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,4064-11,0413}{25} \\ &: 0,9346 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

g) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 7

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0413 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,5398 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,5398-11,0413}{25} \\ &: 0,9399 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

h) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 8

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0413 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,5349 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\begin{aligned} \text{Bobot Jenis} &: \frac{b-a}{v} \\ &: \frac{34,5349-11,0413}{25} \\ &: 0,9397 \text{ g/ml} \end{aligned}$$

i) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 9

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0413 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,5140 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\text{Bobot Jenis} : \frac{b-a}{v}$$

$$: \frac{34,5140 - 11,0413}{25}$$

: 0,9389 g/ml

j) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 10

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0413 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,2438 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\text{Bobot Jenis} : \frac{b-a}{v}$$

$$: \frac{34,2438 - 11,0413}{25}$$

: 0,9281 g/ml

k) Bobot Jenis Untuk Gelatin Kelompok 11

Bobot piknometer kosong(a) : 11,0415 gr

Bobot piknometer + zat (b) : 34,4562 gr

Volume piknometer : 25 ml

$$\text{Bobot Jenis} : \frac{b-a}{v}$$

$$: \frac{34,4562 - 11,0415}{25}$$

: 0,9365 g/ml

C. Perhitungan Viskositas

a) Viskositas Gelatin Kelompok 1

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9386 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 1,05 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9386 \times 1,05 \times 1,0016}{1 \times 0,87} = 1,1343 \text{ cP}$$

b) Viskositas Gelatin Kelompok 2

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9296 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 8,83 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9296 \times 8,83 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 9,1289 \text{ cP}$$

c) Viskositas Gelatin Kelompok 3

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9325 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 4,71 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9325 \times 4,71 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 5,0564 \text{ cP}$$

d) Viskositas Gelatin Kelompok 4

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9303 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 4,10 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9303 \times 4,10 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 4,3911 \text{ cP}$$

e) Viskositas Gelatin Kelompok 5

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9298 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 1,76 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9298 \times 1,76 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 1,8839 \text{ cP}$$

f) Viskositas Gelatin Kelompok 6

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9346 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 3,83 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9346 \times 3,83 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 4,1209 \text{ cP}$$

g) Viskositas Gelatin Kelompok 7

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9399 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 2,05 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9399 \times 2,05 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 2,2182 \text{ cP}$$

h) Viskositas Gelatin Kelompok 8

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9397 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 1,47 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9397 \times 1,47 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 1,5903 \text{ cP}$$

i) Viskositas Gelatin Kelompok 9

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9389 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 1,82 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9389 \times 1,82 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 1,9672 \text{ cP}$$

j) Viskositas Gelatin Kelompok 10

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9281 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 2,27 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9281 \times 2,27 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 1,1284 \text{ cP}$$

k) Viskositas Gelatin Kelompok 1

η sampel :?

η air : 1,0016 cP

ρ air : 1 g/ml

ρ sampel : 0,9365 g/ml

t air : 0,87det

t sampel : 3,96 det

$$\frac{\eta \text{ air}}{\eta \text{ sampel}} = \frac{\rho \text{ air} \times t \text{ air}}{\rho \text{ sampel} \times t \text{ sampel}}$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{0,9365 \times 3,96 \times 1,0016}{1 \times 0,87}$$

$$= 4,2695 \text{ cP}$$

Lampiran 3. Hasil Viskositas

1. Tabel Hasil Viskositas

Kelompok	Waktu alir (s) Sampel	Rata-Rata	Bobot Jenis (g/mL)	Viskositas (cP)
1	01:05	01:05 s	0,9281	1,1343
	01:05			
	01:05			
2	08:78	08:53 s	0,9389	9,1289
	08:27			
	08:55			
3	04:71	04:71 s	0,9397	5,0564
	04:72			
	04:70			
4	04:09	04:10 s	0,9303	4,3911
	04:10			
	04:11			
5	01:77	01:76 s	0,9298	1,8839
	01:77			
	01:76			
6	03:81	03:83 s	0,9346	4,1209
	03:81			
	03:88			
7	02:03	2:05 s	0,9399	2,2182
	02:07			
	02:06			
8	01:45	01:47 s	0,9281	1,5903
	01:58			
	01:40			
9	01:75	01:82 s	0,9389	1,9672
	01:79			
	01:93			
10	02:21	02,27 s	0,9397	1,1284
	02:35			

	02:26			
11	04:20	04,63 s	0.9365	4,9164
	04:80			
	04:90			

Tabel 8. Tabel Hasil Viskositas

2. Tabel Anova

Anova Asam

ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	132,979	7	18,997	622,738	,000
Within Groups	,488	16	,031		
Total	133,467	23			

Tabel 9. Tabel Anova Asam

BNT asam

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

LSD

(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1	2	-7,998067*	,1426081	,000	-8,300382	-7,695751
	3	-3,922100*	,1426081	,000	-4,224416	-3,619784
	4	-3,256800*	,1426081	,000	-3,559116	-2,954484
	5	-,756733*	,1426081	,000	-1,059049	-,454418
	6	-2,990200*	,1426081	,000	-3,292516	-2,687884
	7	-1,087500*	,1426081	,000	-1,389816	-,785184

	11	-3,861100*	,1426081	,000	-4,163416	-3,558784
2	1	7,998067*	,1426081	,000	7,695751	8,300382
	3	4,075967*	,1426081	,000	3,773651	4,378282
	4	4,741267*	,1426081	,000	4,438951	5,043582
	5	7,241333*	,1426081	,000	6,939018	7,543649
	6	5,007867*	,1426081	,000	4,705551	5,310182
	7	6,910567*	,1426081	,000	6,608251	7,212882
	11	4,136967*	,1426081	,000	3,834651	4,439282
	3	1	3,922100*	,1426081	,000	3,619784
2		-4,075967*	,1426081	,000	-4,378282	-3,773651
4		,665300*	,1426081	,000	,362984	,967616
5		3,165367*	,1426081	,000	2,863051	3,467682
6		,931900*	,1426081	,000	,629584	1,234216
7		2,834600*	,1426081	,000	2,532284	3,136916
11		,061000	,1426081	,675	-,241316	,363316
4		1	3,256800*	,1426081	,000	2,954484
	2	-4,741267*	,1426081	,000	-5,043582	-4,438951
	3	-,665300*	,1426081	,000	-,967616	-,362984
	5	2,500067*	,1426081	,000	2,197751	2,802382
	6	,266600	,1426081	,080	-,035716	,568916
	7	2,169300*	,1426081	,000	1,866984	2,471616
	11	-,604300*	,1426081	,001	-,906616	-,301984
	5	1	,756733*	,1426081	,000	,454418
2		-7,241333*	,1426081	,000	-7,543649	-6,939018
3		-3,165367*	,1426081	,000	-3,467682	-2,863051
4		-2,500067*	,1426081	,000	-2,802382	-2,197751
6		-2,233467*	,1426081	,000	-2,535782	-1,931151
7		-,330767*	,1426081	,034	-,633082	-,028451
11		-3,104367*	,1426081	,000	-3,406682	-2,802051
6		1	2,990200*	,1426081	,000	2,687884
	2	-5,007867*	,1426081	,000	-5,310182	-4,705551
	3	-,931900*	,1426081	,000	-1,234216	-,629584
	4	-,266600	,1426081	,080	-,568916	,035716

	5	2,233467*	,1426081	,000	1,931151	2,535782
	7	1,902700*	,1426081	,000	1,600384	2,205016
	11	-,870900*	,1426081	,000	-1,173216	-,568584
7	1	1,087500*	,1426081	,000	,785184	1,389816
	2	-6,910567*	,1426081	,000	-7,212882	-6,608251
	3	-2,834600*	,1426081	,000	-3,136916	-2,532284
	4	-2,169300*	,1426081	,000	-2,471616	-1,866984
	5	,330767*	,1426081	,034	,028451	,633082
	6	-1,902700*	,1426081	,000	-2,205016	-1,600384
	11	-2,773600*	,1426081	,000	-3,075916	-2,471284
11	1	3,861100*	,1426081	,000	3,558784	4,163416
	2	-4,136967*	,1426081	,000	-4,439282	-3,834651
	3	-,061000	,1426081	,675	-,363316	,241316
	4	,604300*	,1426081	,001	,301984	,906616
	5	3,104367*	,1426081	,000	2,802051	3,406682
	6	,870900*	,1426081	,000	,568584	1,173216
	7	2,773600*	,1426081	,000	2,471284	3,075916

Tabel 10. BNT Asam

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,031.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

Anova basa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR
ANOVA

Hasil

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	,826	2	,413	22,958	,002
Within Groups	,108	6	,018		
Total	,934	8			

Tabel 11. Anova Basa

BNT Basa

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Hasil

LSD


(I) Perlakuan	(J) Perlakuan	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
8	9	-,373367*	,1095422	,014	-,641407	-,105327
	10	-,742267*	,1095422	,001	-1,010307	-,474227
9	8	,373367*	,1095422	,014	,105327	,641407
	10	-,368900*	,1095422	,015	-,636940	-,100860
10	8	,742267*	,1095422	,001	,474227	1,010307
	9	,368900*	,1095422	,015	,100860	,636940

Tabel 12. BNT Basa

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = ,018.

*. The mean difference is significant at the 0,05 level.

Lampiran 4. Histogram Viskositas Gelatin

Tabel 13. Histogram viskositas gelatin

Lampiran 5. Gambar

Gambar 13. PT IBM



Gambar 14. Proses Degreasing



Gambar 15. Proses Degreasing



Gambar 16. Proses Penghalusan



Gambar 17. Sisik Ikan Tuna



Gambar 18. Proses Demineralisasi



Gambar 19. Demineralisasi NaOH



Gambar 20. Penyaringan



Gambar 21. Proses Penetralan



Gambar 22 Proses Ekstraksi Waterbath



Gambar 23. Ekstraksi Mikrowave



Gambar 24. Ekstraksi Sonikator



Gambar 25. Ekstraksi Autoclave



Gambar 26. Pengeringan



Gambar 27. Pengeringan Freeze dry



Gambar 28. Pengumpulan Gelatin



Gambar 29 . Pengukuran Viskositas



Gambar 30. Pengukuran Bobot Jenis



Gambar 31. Pengukuran pH



Gambar 32. Penimbangan rendamen



RIWAYAT HIDUP



Nama saya Chairul Wildan Saleh, saya biasa dipanggil Wildan. Saya lahir di Bulukumba 21 September 1995, Saya adalah anak bungsu dari tujuh bersaudara, Ayah saya bernama Drs. H. Muh. Saleh Idris dan Ibu saya bernama Hj. Fauziyah Abdullah A.md. Ayah. Sekarang saya mempunyai 2 tempat tinggal, yaitu di Bulukumba dan di Makassar. Tempat tinggal Saya di Bulukumba yaitu tepatnya di Jl. Masjid Raya Lr.1 No. 1 Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sedangkan tempat tinggal saya di Makassar, tepatnya di BTN Minasa Upa Blok M, perumahan Minasa Indah Residence Blok D/30

Pada umur 6 tahun Saya memulai pendidikan di jenjang SD Negeri 6 Kasuara, setelah Saya selesai pada tahun ajaran 2007/2008 dari jenjang SD dan mendapatkan ijazah. saya melanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu di SMP, Pada jenjang SMP Saya bersekolah di SMP Negeri 1 Bulukumba, di SMP inilah saya menimba ilmu selama 3 tahun lamanya. Seiring waktu berlalu selama 3 tahun saya menyelesaikan pendidikan pada tahun ajaran 2010/2011 dan saya mendapatkan ijazah SMP. kemudian dilanjutkan ke jenjang berikutnya yaitu di SMA Negeri 8 Bulukumba, ini adalah tempat Saya mengenakan pakaian putih abu-abu dan menuntut ilmu selama 3 tahun, dan di SMA ini saya memilih Jurusan IPA, disini juga saya banyak mengalami perubahan sikap menjadi lebih dewasa. Setelah saya menyelesaikan pendidikan SMA saya pada tahun ajaran 2013/2014 dan telah mendapat ijazah, saya melanjutkan Pendidikan di jurusan paling bergengsi di UIN Alauddin Makassar yaitu jurusan Farmasi pada tahun 2014-sekarang. Jurusan ini adalah jurusan yang mempelajari ilmu sediaan atau lebih dikenal dengan ilmu obat-obatan. Farmasi adalah salah satu bagian terpenting dalam kesehatan, seorang dokter hanya bisa mendiagnosa, dan kami lah yang mengobatinya.

Oya Saya adalah seorang Gooners, julukan untuk fans klub liga Inggris, Arsenal sekaligus seorang Romanisti, julukan untuk fans klub liga Italia, AS Roma. Pemain idola saya adalah Francesco Totti dan Mesut Ozil. Warna favorit saya adalah Merah, Hitam dan Putih. Saya beragama Islam, berTuhankan Allah SWT dan BerNabikan Muhammad SAW. Cita-cita saya adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Motto saya, “Jika kau tidak bisa melampaui seseorang dalam hal dunia, maka lampau dia dalam urusan akhirat”