

**PEMANFAATAN PATI BIJI NANGKA (*Artocarpus heterophyllus* L) DALAM
MENURUNKAN KADAR KLOORIDA AIR (STUDI IN VITRO)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

IBNU MUNSIR
NIM : 60500115016

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Munsir
NIM : 60500115016
Tempat/Tgl. Lahir : Rumbia/ 20 Juni 1997
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Perdos Unhas Tamalanrea, Blok AB/15
Judul : Pemanfaatan Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)
Untuk Menurunkan Kadar Klorida Air (Studi In Vitro)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 20 Agustus 2019

Penyusun



Ibnu Munsir
NIM: 60500115016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Pati Biji Nangka (*Artocarpus heteropyllus* L.) dalam Menurunkan Kadar Klorida Air (Studi In Vitro)”** yang disusun oleh **Ibnu Munsir, NIM: 60500115016** mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 14 Agustus 2019 M
13 Zulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda, M. Si	(.....)
Sekretaris	: Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Sitti Chadijah, M. Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Rismawaty Sikanna, S. Si., M. Si	(.....)
Pembimbing II	: Suriani, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M. Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala bentuk puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt karena atas limpahan nikmat, rahmat dan rahim-Nya semata, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pemanfaatan Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) dalam Menurunkan Kadar Klorida Air (Studi In Vitro)**”. Salawat beserta salam penulis kirimkan kepada Rasulullah saw sebagai nabi rahmatan lil alamin, kepada keluarganya, sahabatnya bahkan kepada ummat akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana sains Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam proses studi serta penyelesaian skripsi ini banyak memperoleh bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, terutama kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sadar dan Ibunda Maimuna yang senantiasa tanpa lelah membimbing, mendoakan dan memberi semangat yang tak pernah berhenti hingga proses penyusunan skripsi ini rampung. Tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M. A., Ph. D selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakilnya sejawaran.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si. selaku mantan rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M. Pd selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta wakilnya sejawaran.
4. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag selaku mantan dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.

5. Ibu Sjamsiah, M. Si., Ph. D selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, M. Si selaku sekretaris jurusan sekaligus sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Suriani, S. Si., M. Si selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M. Si selaku dosen penguji I dan Bapak Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M. Ag selaku dosen penguji II yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, terkhusus staf pengajar Jurusan Kimia.
9. Seluruh staf akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar atas segala bantuan yang diberikan kepada kami selama kuliah hingga saat ini.
10. Seluruh Laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, terkhusus kak Ahmad Yani, S. Si.
11. Teman-teman tim penelitian (Nurul Haeriya Ulfa dan Ninis Wati), beserta seluruh teman-teman Jurusan Kimia angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan koreksi dan saran. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Samata-Gowa, Juli 2019
Penulis

Ibnu Munsir

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang.....	1-5
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-18
A. Biji Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i> L).....	6-9
B. Pati Biji Nangka.....	9-12
C. Modifikasi Pati.....	12-13
D. Teknik Penurunan Klorida Air.....	14
E. <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR).....	15-16
F. Spektrofotometer Uv-Vis.....	16-18
BAB III METODE PENELITIAN	19-23
A. Waktu dan Tempat.....	19

B. Alat dan Bahan	19-20
C. Prosedur Kerja	20-23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	24-32
A. Hasil Penelitian	24
B. Pembahasan	25-32
BAB V PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA.....	34-37
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	38-56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Gugus Fungsi Pati Biji Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i> L.).....	24
Tabel 4. 2	Kadar Air	24
Tabel 4. 3	Data Pengukuran Spektrofotometri Uv-vis Larutan Standar	24
Tabel 4. 4	Data Penurunan Kadar Klorida dalam Air.....	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1	Hasil FTIR.....	25
Gambar 4. 2	Perbedaan Struktur Pati.....	26
Gambar 4. 3	Reaksi Pati NaOH dengan Anhidrida Asetat	28
Gambar 4. 4	Grafik Kurva Standar Klorida	30
Gambar 4. 5	Diagram Penurunan Kadar Klorida Ketiga Jenis Pati.....	30
Gambar 4. 6	Reaksi Pati Biji Nangka dengan NaOH	32



ABSTRAK

Nama : Ibnu Munsir
NIM : 60500115016
Judul : Pemanfaatan Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)
Dalam Menurunkan Kadar Klorida Air (Studi In Vitro)

Pati merupakan polimer α -D-glukosa dan termasuk sumber energi utama makhluk hidup serta dapat digunakan untuk menurunkan kadar klorida. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan perbedaan karakteristik pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) dan pati hasil modifikasi biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) menggunakan FTIR dan untuk menentukan reduksi kadar klorida (*in vitro*) dalam air menggunakan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi dengan menggunakan spektrofotometer Uv-Vis. Hasil karakterisasi dari pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), pati biji nangka teraktivasi NaOH, pati biji nangka termodifikasi asetat diperoleh perbedaan serapan gugus C=O pada $1749,44\text{ cm}^{-1}$ yang diperkuat dengan munculnya serapan gugus C-O (ester) pada daerah $1240,38\text{ cm}^{-1}$ yang hanya muncul pada jenis pati termodifikasi asetat. Penurunan kadar klorida pada pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) sebesar 6,5102 ppm, pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) teraktivasi NaOH sebesar 1,8418 ppm dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi asetat sebesar 12,6735 ppm dengan efektivitas serapan pada masing-masing sebesar 26,19%, 7,41% dan 50,98%.

Kata Kunci : Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), Karakterisasi Pati, Klorida.

ABSTRACT

Name : Ibnu Munsir
NIM : 60500115016
Title : Utilization of Jackfruit Seeds Starch (*Artocarpus heterophyllus L.*)
To Reduce Concentration Chloride in Water (Study In Vitro)

Starch is a polymer " α -D-glucose" and is the main energy and can be used to reduce chloride levels. This study aims to determine the differences in characteristics of jackfruit seed starch and starch modified of jackfruit seeds with FTIR and to determine of reduction of chloride concentration in water (in vitro) by the jackfruit seed starch, NaOH activated starch and jackfruit seed starch modified acetate using a Uv-Vis spectrophotometer. Characterization results from jackfruit seed starch (*Artocarpus heterophyllus L.*), NaOH activated jackfruit seed starch, acetate modified jackfruit seed starch obtained differences in uptake at 1749.44 cm^{-1} for the C=O group reinforced by the appearance of C-O (ester) absorption in the 1240,38 cm^{-1} which only appears in acetate modified starches. Reduction of chloride content in jackfruit seed starch was 6.5102 ppm, jackfruit seed activated NaOH starch was 1.88418 ppm and acetate modified jackfruit seed starch was 12.6735 ppm with absorption effectiveness of 26.19%, 7.41% and 50.98%.

Keywords : Jackfruit Seeds Starch (*Artocarpus heterophyllus L.*), Starch Characterization, Chloride

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termasuk buah yang dapat tumbuh di Indonesia, rasanya yang manis membuat nangka dijadikan sebagai buah yang banyak dikonsumsi, baik secara langsung maupun dijadikan berbagai olahan. Menurut Sari (2012: 6), biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) mengandung komposisi kimia seperti protein 4,2 g, besi 200 mg, fosfor 1 mg, vitamin B1 0,20 mg, lemak 0,1 g, karbohidrat 36,7 g, vitamin C 10 mg dan air 57 % per 100 gram bahan. Kurniawati (2015: 50) melaporkan kandungan amilosa pada pati biji nangka sebesar 52,53%. Pemanfaatan tumbuhan nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) bukan hanya pada isi buahnya saja, namun bijinya mulai diolah menjadi bahan yang lebih bermanfaat seperti penelitian Rizal, dkk (2013: 1) dan Fairus, dkk (2010: 1) yang mengubah biji dari nangka menjadi pati.

Allah swt tidak menciptakan sesuatupun dengan sia-sia melainkan dengan tujuan dan manfaat, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS Sad/ 38: 27 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan batil. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka neraka Wail-lah bagi orang-orang yang kafir karena mereka akan masuk neraka” (Kementerian Agama).

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah bahwa Allah swt menciptakan langit dan bumi juga segala yang ada di antara keduanya dengan tata

aturan yang demikian rapi, indah, serta harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa Dia tidak bermain-main, yakni tidak menciptakannya secara sia-sia tanpa arah dan tujuan yang benar. Seandainya penciptaan alam ini tanpa tujuan yang *haq*, itu berarti apa yang dilakukan Allah swt menyangkut kehidupan dan kematian makhluk serta penciptaan dan pemusnahannya, semua dilakukan-Nya tanpa tujuan. Tetapi, karena itu bukan permainan, bukan juga tanpa tujuan, pasti Yang Mahakuasa itu membedakan antara yang berbuat baik dan buruk, lalu memberi ganjaran balasan sesuai amal perbuatan masing-masing.

Pati termasuk ke dalam ciptaan Allah swt yang sangat bermanfaat bagi makhluknya terutama manusia sebagai sumber utama karbohidrat, contohnya saja pati yang berasal dari biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) yang jarang dimanfaatkan oleh masyarakat awam namun memiliki banyak manfaat yang terkandung di dalamnya.

Pati termasuk dalam karbohidrat golongan polisakarida yang tersusun atas amilosa dan amilopektin yang keduanya dapat bergabung akibat adanya ikatan hidrogen. Pati umumnya dimanfaatkan sebagai bahan pangan, industri makanan maupun polimer (Erna, dkk., 2008: 28). Fairus, dkk (2010: 2) juga mengemukakan bahwa pati merupakan salah satu jenis cadangan makanan yang diperoleh dari tumbuhan yang merupakan hasil dari fotosintesis dan biasanya dalam bentuk butiran putih yang tak memiliki rasa dan berwarna putih yang disimpan baik dalam umbi tanaman maupun dalam batang ataupun biji. Pati dapat diperoleh dengan proses hidrolisis dengan menggunakan air biasa ataupun dengan asam encer atau pekat yang berfungsi sebagai katalisator (Indra dan Retno, 2010: 2).

Tingkat gelatinitas dan kekuatan pembengkakan granula pati menentukan konsistensi pasta pati yang diperoleh pada proses hidrolisis, sedangkan tekstur pasta ditentukan oleh deformasi viskoelastis dan tergantung pada kekuatan ikatan molekul dan jumlah butiran yang rusak (Madruga, dkk., 2014: 440).

Keterbatasan yang melekat pada penggunaan pati dalam bentuk aslinya, memaksa para peneliti untuk mengeksplorasi berbagai metode yang dapat memperluas penggunaan pati, sehingga untuk memperoleh fungsi yang lebih pada pemanfaatan pati dapat dilakukan dengan cara dimodifikasi (Ningtyas, 2010: 2). Sedangkan Wulandari, dkk (2015: 64) melaporkan metode yang populer digunakan untuk modifikasi pati diantaranya modifikasi dengan hidrolisis, modifikasi dengan cara fisika serta modifikasi dengan cara kimia yang akan menghasilkan sifat pati yang berbeda-beda dari pati aslinya. Modifikasi dengan basa seperti NaOH akan membuat pori-pori menjadi besar sehingga daya serapnya akan semakin besar pula.

Modifikasi pati secara kimia dapat digunakan metode asetilasi untuk memperoleh sifat pati yang lebih hidrofobik dan meningkatkan kestabilan termal dan gelatinisasinya mengalami penurunan. Penambahan gugus asetil ($-\text{COCH}_3$) dalam pati dapat mengubah sifat alami pati yang tadinya hidrofilik menjadi hidrofobik (Yuliasih dan Titi, 2014: 331-332).

Asetilasi merupakan salah satu metode modifikasi kimia yang paling baik dipelajari dan diimplementasikan pada tingkat industri dan didasarkan pada reaksi esterifikasi pati dengan gugus asetil ($-\text{COCH}_3$) untuk membentuk pati asetat. Penyisipan gugus asetil dapat meningkatkan reduksi dalam interaksi antara rantai luar amilopektin dan rantai amilosa yang memberikan fitur baru pada pati (Bartz, dkk., 2015: 236)

Asetilasi dimaksudkan untuk memperoleh pati asetat yang dapat diengaruhi oleh konsentrasi pereaksi, jenis katalis yang digunakan, suhu serta lamanya waktu reaksi asetilasi. Faktor suhu dan lamanya reaksi berlangsung, menjadi penentu besar kecilnya derajat asetilasi pada pati yang dinyatakan dengan derajat substitusi (DS). Derajat substitusi akan menjadi parameter untuk menentukan kegunaan pati asetat serta menjadi tanda besarnya perubahan pada sifat fungsional daripada pati alaminya (Yuliasih dan Titi, 2014: 325). Rabbani, dkk (2015: 4) melaporkan bahwa dengan adanya modifikasi pada pati, maka fungsi pati yang tadinya sebagian besar dijadikan sebagai bahan pangan, dapat juga digunakan untuk berbagai fungsi lainnya, diantaranya untuk mengurangi kadar ion klorida, seperti pada penelitian yang memanfaatkan pati dari bonggol pisang Ambon (*Musa paradisiaca var sapientum*) dengan kadar penurunan garam klorida air laut sengan efektivitas serapan sebesar 23,47%.

Ion klorida pada tingkat yang sedang, relatif memiliki pengaruh yang kecil terhadap sifat kimia dan biologi pada air, kation yang berasal dari garam-garam klorida pada air memiliki kelarutan yang tinggi sedangkan ion klorida dengan ion logam akan membentuk ikatan kompleks yang kuat. Ion logam dapat dioksidasi dalam keadaan yang normal serta tidak bersifat toksik. Akan tetapi, tingginya garam-garam klorida akan menyebabkan turunnya kualitas air akibat tingkat salinitas yang tinggi Rabbani, dkk, 2015: 4).

Yuliasari (2009: 2) melaporkan bahwa kadar ion klorida dapat dianalisis dengan metode instrumen yakni dengan menggunakan spektrofotometer uv-vis dengan panjang gelombang maksimum. Sedangkan untuk uji gugus fungsi asetil

pada pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) modifikasi, dapat dilakukan dengan menggunakan alat *Fourier Transform Infrared* (FTIR) (Rabbani, 2015: 5).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk memanfaatkan pati dari biji nangka yang jarang dimanfaatkan sebagai bahan untuk menurunkan kadar ion klorida dalam air.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbedaan karakteristik pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi?
2. Berapa penurunan kadar ion klorida (*in vitro*) menggunakan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi dan tanpa modifikasi?

C. Tujuan

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui perbedaan karakteristik pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi.
2. Menentukan penurunan kadar ion klorida (*in vitro*) menggunakan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi dan tanpa modifikasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang potensi biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) yang dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi pati yang dimodifikasi.
2. Aplikasi pati modifikasi dapat digunakan untuk menurunkan kadar klorida dalam air.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) adalah tanaman yang memiliki potensial yang tinggi untuk dibudidayakan karena memiliki bagian-bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti pada buah, batang, akar, bakal buah, daun, hingga kulitnya (Sari, 2012: 20).



Gambar 2. 1 Biji Nangka (Dokumentasi)

Buah nangka termasuk dalam jenis tanaman yang cocok untuk iklim tropis seperti di Indonesia dengan ketinggian penanaman kurang lebih 1000 m dari permukaan laut. Potensial bagian-bagian tanaman nangka terutama biji telah dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS al-Syuara/ 26: 7 yang berbunyi:

أَو لَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ رَوْحٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?” (Kementerian Agama).

Menurut Allamah Kamal Faqih Imani dalam Tafsir Nurul Qur’an bahwa mengkaji makhluk-makhluk penghuni alam semesta dengan keindahan-keindahannya merupakan cara terbaik dalam konteks teologi dan mengenal Allah. Pada ayat ini

patut memperhatikan kata Arab *zauj* yang menyangkut tanam-tanaman, meskipun banyak ahli tafsir mengartikan kata ini dengan jenis dan tipe, namun demikian tidaklah menjadi masalah jika mempertimbangkan arti terkenal dari kata *zauj* yang muncul dalam pikiran sebelum arti-arti yang lain seperti pasangan hidup. Jadi, ayat ini merujuk pada perkawinan atau perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Sementara itu, kata Arab *karim* berarti segala sesuatu yang bernilai. Kata ini terkadang digunakan untuk manusia, terkadang untuk tanaman dan terkadang bahkan digunakan untuk menyifati sebuah surah. Yang dimaksud dengan tanaman-tanaman yang karim ialah tanaman-tanaman yang baik dan bermanfaat. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, kenyataan ini menjadi semakin jelas.

Menurut Rukmana (1997: 15), tanaman nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) memiliki taksonomi sebagai berikut:

Kingdom : *Plantae*
 Divisi : *Spermatophyta*
 Sub-divisi : *Angiospermae*
 Kelas : *Dicotyledonae*
 Ordo : *Morales*
 Famili : *Moraceae*
 Genus : *Artocarpus*
 Spesies : *Artocarpus heterophyllus* Lamk.

Tanaman nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) merupakan tanaman buah yang berasal dari benua Asia tepatnya dari negara India (Fahnur, 2017: 15). Buah nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) dikembangbiakkan dengan bijinya yang berkeping dua yang berbentuk bulat ataupun lonjong dengan ukuran sekitar 3,5 cm –

4,5 cm. Biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) memiliki 3 lapisan kulit yaitu kulit bagian luar yang berwarna kuning, kulit ari yang berwarna kecoklatan yang berfungsi sebagai pembungkus daging buah serta kulit dalam dengan warna putih (Sari, 2012: 17). Kandungan biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) per 100 gr menurut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi Kimia Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L)

No	Kandngan Gizi	Kadar
1	Kalori (kkal)	165
2	Protein (g)	4,2
3	Lemak (g)	0,1
4	Karbohidrat (g)	36,7
5	Kalsium (mg)	33
6	Fosfor (mg)	200
7	Besi (mg)	1,0
8	Vitamin B1 (mg)	0,20
9	Vitamin C (mg)	10
10	Air	57,7

(Sumber: Direktorat Gizi, Depkes RI tahun 2009)

Setiap satu buah nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) bisa menghasilkan biji hingga 100 buah biji, bahkan dapat mencapai 300 biji. Biji dari buah nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) mengandung protein serta karbohidrat dengan kadar yang cukup tinggi dengan kadar biji mencapai sepertiga dari massa total buah (Falasifa, dkk., 2014: 26). Kandungan nilai gizi serta manfaat biji-bijian untuk dijadikan sebagai sumber makanan telah dijelaskan dalam firman Allah swt QS Yasin/ 36: 33 yang berbunyi:

وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْتُهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan” (Kementerian Agama).


Menurut Tafsir Nurul Qur'an karya Allamah Kamal Faqih Imani bahwa kalimat *faminhu ya'kulun* di satu sisi merujuk pada kenyataan bahwa manusia

memperoleh makanannya dari biji-bijian tanaman dan sebagian dari biji-biji tersebut tidak bisa langsung dimakan oleh manusia tapi manusia itu memperoleh manfaat lain, seperti biji-bijian tersebut dimakan oleh hewan yang akan menghasilkan produk-produk pemuas kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan manusia. Sedangkan menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam tafsir Al-Maragi bahwasanya diantara bukti kekuasaan Allah swt ialah dihidupkannya bumi yang telah mati yang tidak ada satupun tumbuhan di sana, dengan turunnya air pada bumi itu, maka hiduplah bumi itu subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda macamnya bahkan mengeluarkan biji yang dijadikan makanan oleh manusia dan hewan ternak. Dan dengan biji-bijian tersebut maka tegaklah kehidupan manusia.

Kurniawati, (2015: 47) melaporkan bahwa biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) masih belum dimanfaatkan dengan maksimal hingga sekarang ini. Hal ini membuat biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) hanya dijadikan sebagai limbah buangan. Dengan tingginya kadar karbohidrat yang mencapai angka 36,7%, biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) dapat diolah menjadi bahan lain seperti pati.


B. Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Pati tergolong dalam karbohidrat dari golongan polisakarida yang banyak dijumpai pada sel tubuh tumbuhan dalam bentuk butiran-butiran yang berukuran mikron atau biasa disebut dengan istilah granula pati serta beberapa dari jenis mikroorganisme. Pati terdiri atas dua jenis campuran polisakarida yakni amilopektin serta amilosa (Jabbar, 2017: 12). Struktur dari amilosa adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Amilosa (Poedjiadi dan Titin, 2007)

Amilosa pada pati memiliki jenis struktur yang lurus dengan jenis ikatan α -(1,4)-D-glukosa sedangkan untuk amilopektin memiliki struktur yang bercabang dengan jenis ikatan α -(1,4)-D-glukosa dan α -(1,6)-D-glukosa sebagai titik percabangan pada strukturnya. Pati memiliki berat molekul sekitar 500.000 dengan rumus struktur atau molekul $(C_6H_{10}O_5)_n$ (Nahir, 2017: 11). Cara untuk mengetahui adanya pati pada suatu bahan, dapat dilakukan salah satu uji kualitatif yakni dengan menggunakan larutan iod dengan hasil positif berwarna biru terang atau gelap akibat terbentuknya ikatan koordinasi pati dengan ion dari iodida (Jabbar, 2017: 13).



Gambar 2. 3 Amilopektin (Poedjiadi dan Titin, 2007)

Menurut Jabbar (2017: 15), metode yang dapat digunakan untuk memperoleh pati dari suatu bahan atau sampel adalah sebagai berikut:

1. Metode Ekstraksi Pati

Metode ekstraksi pada pati dilakukan dengan perlakuan mengecilkan ukuran sampel yang digunakan, kemudian mengekstrak menggunakan pelarut tertentu seperti air atau aquades hingga mengeluarkan kandungan pati yang ada pada sampel hingga terbentuk endapan pada dasar wadah yang digunakan. Endapan yang terbentuk kemudian dikeringkan untuk memperoleh pati yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan.

2. Metode Hidrolisis Pati

Metode ini didasarkan pada pemecahan atau pemutusan ikatan dari polisakarida yakni amilosa dan amilopektin menjadi monomer penyusunnya dengan menggunakan air dan bantuan katalisator seperti asam klorida (HCl), asam sulfat (H_2SO_4) dan asam nitrat (HNO_3). Penggunaan katalisator bertujuan untuk mempercepat terjadinya hidrolisis oleh air yang berlangsung lambat.

Keberadaan pati pada tumbuhan dapat ditemukan dalam batang, biji, buah serta akarnya seperti pada sagu yang menyimpan pati pada batangnya, ubi jalar yang menyimpan pati pada akarnya, serta pati dari buah nangka yang tersimpan dalam bentuk biji yang dapat diekstraksi menjadi pati biji nangka (Fahnur, 2017: 17).

Pati dari biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) mempunyai beberapa kelebihan seperti kandungan protein yang lebih tinggi yakni sebesar 4,2% sementara kandungan karbohidratnya sebesar 36,7%. Proses ekstraksi pati dari biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) bisa diperoleh dengan metode kering ataupun metode basah. Ekstraksi pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) secara basah akan diperoleh pati yang bersifat murni, sedangkan proses ekstraksi dengan metode kering akan diperoleh tepung biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.). Kandungan pati biji

angka (*Artocarpus heterophyllus* L.) ang cukup tinggi memiliki potensi yang tinggi untuk dimanfaatkan seperti dengan memodifikasinya untuk menghasilkan sifat pati yang lebih baik (Fahnur, 2017: 17)

Kandungan kimia dalam biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) seperti pati dapat dipengaruhi oleh tanah serta iklim dari daerah di mana buah nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) tersebut tumbuh. Selain itu, tingkat kematangan biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) juga berpengaruh terhadap kadar pati yang diperoleh (Madruga, dkk., 2014: 442).

C. Modifikasi Pati

Karakterisasi dan sifat fungsional pati berbeda-beda antara satu sama lain. Perbedaan sifat serta karakterisasi tersebut dapat diperoleh dengan memodifikasi pati, yakni dengan mengubah sifat asli dari pati baik dari sifat fisik dan kimianya sehingga akan diperoleh pati dengan karakterisasi dan sifat fungsional yang lebih beragam. Pati modifikasi ialah jenis pati yang diubah dengan perlakuan fisik maupun kimia dengan terkendali. Perubahan tersebut akan mengubah sifat asli dari pati seperti sifat kelarutan dan daya tahan terhadap panas. Metode modifikasi pati dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yakni dari segi fisik, enzimatik, kimia serta dari segi genetik. Khusus untuk modifikasi kimia dilakukan dengan penambahan gugus fungsi ke dalam struktur pati sehingga diperoleh perubahan sifat fisik serta kimianya (Effendy, 2016: 8).

Ningtyas (2010: 2) menyatakan bahwa modifikasi pati dengan cara kimia menyebabkan gugus hidroksilnya mengalami perubahan akibat reaksi kimia antara pati dengan pelarut yang digunakan. Perubahan gugus hidroksilnya dapat berupa

esterifikasi maupun eterifikasi. Pati yang tersubstitusi terdapat dua jenis, yakni tersubstitusi oleh gugus eter dan gugus ester.

Ciri utama modifikasi pati secara kimia adalah penambahan gugus fungsi baru pada struktur pati dengan penambahan bahan kimia atau reagen tertentu sehingga gugus hidroksil (-OH) pada pati dapat disubstitusi. Modifikasi pati dengan metode asetilasi termasuk salah satu jenis modifikasi yang populer digunakan karena dapat mengubah struktur pati serta karakterisasi pati menjadi lebih tahan terhadap suhu rendah, namun tidak mengubah tampilan fisiknya (Ningtyas, 2010: 2).

Karakteristik pati yang telah terasetilasi dipengaruhi oleh banyaknya gugus asetil yang mensubstitusi gugus hidroksil pada struktur pati. Bahan kimia yang dapat digunakan untuk asetilasi ialah asam asetat, asetat anhidrida dan vinil asetat. Hal ini membuat granula pati lebih mengembang serta memiliki kelarutan yang tinggi. Pati asetat memiliki derajat substitusi rendah dihasilkan dengan mereaksikan larutan asam asetat atau sejenisnya dengan pati dengan suasana basa yakni dengan bantuan natrium hidroksida (NaOH) (Dwiastarini, 2010: 26-27).

Pati asetat mempunyai daya tahan tinggi terhadap sineresis ketika pasta dingin. Hal tersebut terjadi akibat adanya penambahan gugus asetil dengan drastis. Analisis sifat fungsional dari pati asetat menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni pada nilai *oil retention capacity* (ORC) mengalami kenaikan dibandingkan dengan pati aslinya sebelum modifikasi dengan asetat. Hal ini terjadi akibat adanya gugus asetil yang tersubstitusi pada struktur pati sehingga kemampuan untuk penyerapan minyak semakin besar sekaligus membuat pati asetat memiliki sifat yang lebih hidrofobik atau dengan istilah lain menjadi polimer yang lebih hidrofobik (Yuliasih dan Titi., 2014: 336)

D. Metode Penurunan Kadar Klorida Air

Klorida termasuk dalam unsur kimia golongan halogen dengan sifat yang tergantung pada jenis persenyawaannya. Klorida membentuk garam dengan atom-atom alkali, seperti natrium berikatan dengan karbonil akan membentuk PVC, serta penta kloro fenol yang memiliki tingkat toksisitas yang tinggi. Klorida berfungsi sebagai desinfektan pada pengolahan air minum dalam jumlah yang terkontrol, sedangkan dalam jumlah yang tinggi atau berlebih, akan menyebabkan air berasa asin dan bersifat korosif pada pipa. Selain itu, klor akan memiliki sifat karsinogenik apabila berikatan dengan hidrokarbon. Senyawa golongan halida seperti klorida banyak ditemukan di perairan yang mengalami disosiasi membentuk ionnya. Kelebihan klorida pada air akan menyebabkan kualitas air menjadi menurun akibat salinitasnya yang tinggi sehingga air tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan konsumsi maupun rumah tangga seperti pada air laut (Tampubolon, 2017: 9-10)

Perubahan air dengan kadar garam klorida yang tinggi seperti air laut menjadi air yang layak untuk digunakan adalah istilah untuk desalinasi. Teknologi ini dapat berupa kondensasi, penukaran ion maupun memakai membran yang dapat berasal dari selulosa ataupun dari hewan dan benda mati. Hal ini dapat menjadi acuan bagi para peneliti untuk memperoleh cara yang lain dalam mengurangi ion-ion klorida yang ada pada air laut (Silvia, dkk., 2016: 1).

Penurunan kadar klorida pada air dapat dilakukan dengan menggunakan penukar ion serta filtrasi dengan campuran zeolit aktif serta karbon aktif (Nugroho dan Purwoto, 2013: 47). Sedangkan menurut Rabbani, dkk (2015: 4), penurunan kadar klorida pada air dapat dilakukan dengan menggunakan pati yang telah dimodifikasi strukturnya menggunakan asam asetat menjadi pati asetat.

E. Fourier Transform Infrared (FTIR)

Penentuan karakteristik dari suatu senyawa dapat dilakukan dengan menggunakan alat spektroskopi yang memanfaatkan interaksi antara cahaya dengan materi. Spektroskopi FTIR adalah jenis instrumen yang digunakan untuk menentukan jenis gugus fungsional yang terdapat pada suatu senyawa organik. Prinsip kerja dari alat FTIR adalah sampel akan menyerap radiasi elektromagnetik pada daerah *infrared* sehingga menyebabkan terjadinya peristiwa vibrasi atau getaran pada struktur molekul senyawa yang diuji (Effendy, 2016: 11-12).



Gambar 2. 4 *Fourier Transform Infrared (FTIR)* (Dokumentasi)

Spektroskopi FTIR memiliki kemampuan analisis yang lebih baik dibandingkan dengan IR, meskipun keduanya menggunakan cahaya *infrared*. Secara umum FTIR memiliki komponen utama yakni sumber cahaya berupa *infrared*, interferometer sebagai pengarah cahaya, wadah sampel, detektor sebagai penangkap data serta sebuah pemrosesan data dan sinyal yang diperoleh (Nahir, 2017: 24).

Pati termodifikasi asetat memiliki gugus spesifik pada serapannya yakni adanya gugus C=O yang memiliki daerah serapan di sekitar 1900-1650 cm^{-1} . Beberapa jenis daerah serapan yang khas dapat digunakan untuk interpretasi data awal spektrum dari inframerah seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Bilangan Gelombang dari beberapa Jenis Ikatan

Bilangan Gelombang (cm^{-1})	Jenis Ikatan
3750-3000	Regang -OH, N-H
3000-2700	Regang -CH ₃ , -CH ₂ , C-H, C-H aldehyd
2400-2100	Regang -C≡C-, C≡N
1900-1650	Regang C=O (asam, aldehyd, keton, amida, ester, anhidrida)
1675-1500	Regang C=C (aromatik), C=N
1475-1300	C-H bending
1000-1650	C=C-H, Ar-H bending

(Sumber: Dachriyanus, 2004).

F. Spektrofotometer Ultraviolet-Visibel

Spektrofotometer merupakan alat instrumen yang digunakan untuk mengukur energi yang relatif apabila suatu energi ditransmisikan, diemisikan atau direfleksikan sebagai panjang gelombang. Spektrum dari elektromagnetik dapat dibagi dalam berbagai daerah cahaya yang akan diabsorpsi sehingga dapat menunjukkan struktur maupun kadar suatu senyawa (Tampubolon, 2017: 13).

Spektrofotometer Uv-Vis termasuk dalam instrumen untuk menganalisa unsur-unsur kadar rendah dengan kualitatif maupun kuantitatif. Secara kualitatif penentuannya didasarkan pada puncak yang diperoleh dari spektrum sebuah unsur dengan panjang gelombang tertentu. Sedangkan secara kuantitatif, penentuan didasarkan pada nilai absorbansi dari spektrum yang diperoleh dari senyawa kompleks yang dipakai (Yanlinastuti, dkk., 2011: 568).



Gambar 2. 5 Spektrofotometer uv-vis (Dokumentasi)

Absorpsi dari sinar tampak (*visible*) atau *ultraviolet* oleh suatu senyawa atau molekul akan memicu terjadinya proses eksitasi molekul dari tingkat energi yang lebih dasar menuju tingkat tereksitasinya. Energi cahaya dari Uv memiliki tingkat yang lebih besar dibandingkan dengan vis. Absorpsi dari sinar Uv-Vis akan menghasilkan proses yang disebut eksitasi ikatan elektron atau dikenal dengan istilah *bonding* sehingga dapat digunakan untuk menentukan kuantitatif senyawa-senyawa dengan kandungan gugus penjerap akibat dari panjang gelombang yang dikorelasikan dengan absorbansi pada uv-vis (Shandra, 2016).

Tabel 2. 3 Warna Komplementer

Panjang Gelombang (nm)	Warna Yang Diserap	Warna Yang Diamati
410	Violet	Kuning hijau
430	Biru violet	Kuning
480	Biru	Jingga
500	Hijau biru	Merah
530	Hijau	Merah ungu
580	Kuning	Biru violet
610	Jingga	Biru
680	Merah	Hijau biru
720	Merah ungu	Hijau

(Sumber: Bintang, 2010)

Serapan maksimum dari larutan berwarna terjadi pada daerah yang berlawanan atau dengan kata lain warna yang diserap merupakan warna komplementer dari warna yang diamati. Merah merupakan warna komplementer dari hijau dan hijau termasuk warna komplementer dari merah. Larutan yang berwarna akan menyerap radiasi pada panjang gelombang sekitar 500 nm dan larutan hijau akan menyerap radiasi pada panjang gelombang sekitar 700 nm (Bintang, 2010: 195).

Konsentrasi klorida dapat diukur menggunakan spektrofotometer Uv-Vis dengan bantuan pengompleks warna yakni merkuri (II) tiosianat dan ferri amonium sulfat. Ion merkuri (Hg^{2+}) yang terdapat pada merkuri (II) tiosianat akan bereaksi terhadap ion Cl^- yang ada dalam larutan dan membentuk merkuri klorida (HgCl_2)

yang dapat larut. Sementara ion tiosianat akan bereaksi dengan ion besi dan akan membentuk kompleks besi (III) tiosianat yang berwarna pekat. Intensitas warna yang terbentuk akibat kompleks besi dengan tiosianat akan sebanding dengan konsentrasi dari ion klorida pada sampel. Panjang gelombang untuk pengukuran klorida dengan metode ini ialah 400-500 nm (Yuliasari, 2009: 2).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Riset Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan waktu penelitian dari bulan Desember-Juli 2019.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fourier Transform Infrared* (FTIR) merek *Thermo scientific*, spektrofotometer *ultraviolet-visible* merek *Varian*, *hotplate magnetic stirer* merek *Kern ABJ*, *grind size* merek *Retsch*, oven merek *kirin*, neraca analitik merek *Kern ABJ*, blender, labu takar (100, 50 dan 25) mL, pipet skala (25, 10, 5 dan 1) mL, pipet tetes 2 mL, erlenmeyer 250 mL, gelas kimia (1000, 500, 250 dan 100) mL, gelas ukur 100 mL, desikator, corong, pisau, ember, batang pengaduk, cawan petri, tabung reaksi, bulp, statif dan klem.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah aluminium foil, aquades (H_2O), anhidrida asetat ($C_4H_6O_3$) p.a, asam asetat glasial (CH_3COOH) p.a, asam klorida (HCl) 0,01N, asam nitrat (HNO_3) p.a, asam sulfat (H_2SO_4) p.a, biji nangka masak (*Artocarpus heterophyllus* L.), ferri amonium sulfat ($Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$) 5%, larutan iod (I_2) 0,01N, kain blacu, kertas saring biasa, merkuri (II) tiosianat ($Hg(CNS)_2$) 0,3%, metanol (CH_3OH), natrium hidroksida

(NaOH) 3 %, natrium klorida (NaCl) p.a dan natrium metabisulfit ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 2000 ppm.

C. Prosedur Kerja

1. Pembuatan Larutan

a. Pembuatan larutan Induk Klorida 1000 ppm

Menimbang 1,6485 gram natrium klorida, kemudian mengencerkan dengan 1000 mL aquades.

b. Pembuatan larutan kerja 100 ppm

Mempipet 10 mL larutan induk 1000 ppm ke dalam labu takar 100 mL, kemudian mengencerkan dengan aquades sampai tanda batas.

c. Pembuatan Kurva Standar

Dari larutan kerja, membuat deret standar dengan konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm dan 25 ppm dari larutan kerja 100 ppm.

2. Preparasi Pati dari Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Mengupas kulit biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), lalu mencuci dengan menggunakan air bersih yang mengalir. Kemudian mengecilkan ukuran dengan menggunakan pisau. Selanjutnya, merendam 0,5 kg biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) yang telah dipotong kedalam larutan natrium metabisulfit 2000 ppm pada pH netral selama 24 jam dengan perbandingan 1:5. Selanjutnya, menghaluskan biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) yang telah direndam menggunakan blender. Kemudian menyaring dengan menggunakan kain blacu dan memisahkannya dari ampas. Selanjutnya, mengendapkan cairan yang diperoleh selama 12 jam yang kemudian mencuci dengan aquades hingga bersih, selanjutnya mengeringkan endapan menggunakan oven pada suhu 50°C selama 6 jam, menghaluskan dan menyaring

menggunakan ayakan. Setelah itu, melakukan uji iod dengan memasukkan pati yang diperoleh sebanyak 0,1 gr ke dalam tabung reaksi kemudian menambahkan satu tetes larutan iod 0,01 N lalu menghomogenkan. Warna biru yang muncul menandakan sampel positif mengandung pati. Selanjutnya mengitung berapa persen rendemen yang diperoleh dan menguji dengan FTIR (Yuliandani, 2016).

3. Karakterisasi Pati dari Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Teraktivasi NaOH

Menimbang pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) sebanyak 15,0001 gr lalu menghomogenkan dengan 250 ml NaOH 3% pada suhu 35°C selama 2,5 jam kemudian lalu mencuci dengan air panas hingga bersih. Selanjutnya merendam endapan yang diperoleh ke dalam air dan mengatur pHnya hingga menjadi pH 7 dengan menggunakan HCl 0,01 N. Selanjutnya mencuci endapan dengan air kemudian mengeringkan dengan cara mengangin-anginkan.. Setelah kering, menimbang pati dan mengujinya dengan FTIR (Rabbani, 2015).

4. Karakterisasi Pati dari Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Termodifikasi Asetat

Merendam pati biji nangka sebanyak 15,0001 gram yang telah halus ke dalam 250 mL larutan NaOH 3%. Kemudian menghomogenkan campuran pada suhu 35°C selama 2,5 jam, lalu mencuci dengan air panas hingga bersih. Selanjutnya merendam endapan yang diperoleh ke dalam air dan mengatur pHnya hingga menjadi netral menggunakan HCl 0,01 N. Lalu mengambil endapan yang dihasilkan dan mencuci dengan air kemudian mengeringkan dengan cara mengangin-anginkan. Setelah kering, menambahkan 50 mL asam asetat glassial ke dalam 5,0007 gram pati teraktivasi NaOH dan mengaduk menggunakan *hotplate magnetic stirrer* selama 60

menit pada suhu 35°C, lalu mendinginkan. Selanjutnya menambahkan H₂SO₄ pekat sebanyak 1 mL dan asam asetat glasial 25 mL ke dalam larutan lalu mengaduk selama 30 menit. Kemudian menambahkan 100 mL asetat anhidrida ke dalam yang dibantu dengan pengadukan selama 60 menit pada suhu 35°C. Kemudian mendinginkan campuran pada suhu ruang, lalu melanjutkan dengan penyaringan. Ke dalam filtrat hasil penyaringan, menambahkan air setetes demi setetes sampai terbentuk endapan putih. Kemudian memisahkan endapan yang diperoleh dari larutan, lalu mencuci dengan aquadest hingga netral, kemudian mengeringkan dengan cara mengangin-anginkan dan menghitung berapa kadar air kemudian menguji dengan FTIR untuk memastikan gugus asetil telah masuk ke dalam endapan (Rabbani, 2015)

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{W_0 - W_1}{W_0} \times 100 \%$$

Keterangan: W₀ = berat pati asetat sebelum pengeringan (gram)

W₁ = berat pati asetat setelah pengeringan (gram)

5. Analisis Kadar Klorida

Menimbang sampel pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), pati biji nangka teraktivasi NaOH dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi asetat, masing-masing sebanyak 1 gram, lalu melakukan perendaman selama 24 jam ke dalam masing-masing erlenmeyer yang berisi 25 mL larutan klorida berkonsentrasi 25 ppm lalu menyaringnya. Selanjutnya, memipet masing-masing 10 mL dari larutan tersebut. Kemudian menambahkan 2,5 mL larutan Fe(NH₄)₂(SO₄)₂·6H₂O 5% dan 1,25 mL Hg(CNS)₂ 0,3% pada setiap larutan standar dan larutan sampel dalam labu takar 25 ml dan mengimpitkannya hingga homogen,

lalu mendiamkan selama 10 menit. Selanjutnya mengukur serapan klorida dengan spektrofotometer uv-vis dengan panjang gelombang 456,5 (Yuliasari, 2009: 2).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas karakterisasi pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), serta data penurunan klorida dengan menggunakan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.).

Tabel 4. 1 Perbedaan Gugus Fungsi Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

No	Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm ⁻¹)		
		Pati Biji Nangka	Pati Biji Nangka Teraktivasi NaOH	Pati Biji Nangka Termodifikasi Asetat
1.	O-H	3382,71	3445,47	3469,48
2.	C-H	2930,68	2936,48	2964,69
3.	C=O	-	-	1749,44
4.	C-C ulur	1643,23	1644,03	1637,39
5.	C-H tekuk	1418,04	1404,01	1434,08
6.	C-O (ester)	1241,88	-	1240,38
7.	C-O (eter)	1080,20	1079,55	1036,78

Tabel 4. 2 Kadar Air

No	Jenis Pati	Kadar Air (%)
1.	Pati Biji Nangka	10,49
2.	Pati Biji Nangka Teraktivasi NaOH	19,71
3.	Pati Biji Nangka Termodifikasi Asetat	3,75

Tabel 4. 3 Data Pengukuran Spektrofotometri Larutan Standar

No	Konsentrasi (ppm)	Absorban
1.	5	0,0609
2.	10	0,1236
3.	15	0,1559
4.	20	0,2013
5.	25	0,2533

Tabel 4.4 Data Penurunan Kadar Klorida dalam Air


No	Jenis Pati	Konsentrasi Sisa (ppm)	Efektivitas Serapan (%)
1.	Pati Biji Nangka	18,3469	26,19
2.	Pati NaOH	23,0153	7,41
3.	Pati Asetat	12,1836	50,98

B. Pembahasan


Analisis kualitatif dilakukan untuk menentukan jenis polimer penyusun pati yakni amilosa dan amilopektin pada pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.). Uji yang digunakan adalah uji iod yang menghasilkan campuran pati dengan iod berwarna biru pekat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan larutan amilosa akan memberikan warna biru ketika ditambahkan dengan larutan iodin (Koolman, 2005).

1. Hasil Karakterisasi


Hasil analisis menggunakan FTIR pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) teraktivasi NaOH dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi asetat adalah sebagai berikut:



(a)




(b)



Gambar 4.1 Hasil FTIR (a) Pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), (b) Pati biji nangka teraktivasi NaOH (c), Pati asetat biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.)

Pada gambar 4.1 hasil FTIR pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi asetat berada pada rentang serapan 1820-1600 cm^{-1} merupakan daerah serapan untuk gugus karbonil (C=O) (Sastrohamidjojo, 2007). Pada pati asetat terdapat serapan gugus C=O pada 1749,44 cm^{-1} yang diduga sebagai gugus asetat yang berasal dari hasil modifikasi dengan anhidrida asetat, hal didukung dengan munculnya serapan gugus C-O (ester) pada daerah 1240,38 cm^{-1} . Gugus C-O (ester) memiliki rentang serapan pada daerah 1300-1000 cm^{-1} (Sastrohamidjojo, 2007). Gugus C=O yang muncul mengalami overtone sehingga menimbulkan serapan pada daerah 3469,48 cm^{-1} yang merupakan daerah serapan gugus -OH dan diduga mengalami tumpang tindih dengan serapan gugus -OH (Kosela, 2010). Serapan pada daerah 3469,48 cm^{-1} mengalami penurunan intensitas akibat adanya substitusi gugus alkoksida ONa oleh gugus asetat, dimana dari ketiga jenis pati, gugus ini hanya muncul pada jenis pati yang telah dimodifikasi asetat dan merupakan tanda bahwa gugus asetat telah masuk dalam struktur pati membentuk pati asetat. Menurut Nathassa (2009: 53), gugus hidroksil yang melekat pada tiap atom karbon yang ada pada pati yakni atom karbon C1 hingga C6 dapat tersubstitusi dan karbon pada posisi

6 merupakan posisi gugus hidroksil (-OH) yang paling mudah tersubstitusi oleh gugus lain. Perbedaan struktur dari ketiga jenis pati yang dianalisis adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Perbedaan struktur (a), pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) (b), pati biji nangka teraktivasi NaOH (c) pati biji nangka termodifikasi asetat


Penelitian Shah, dkk. (2017: 21) diperoleh serapan kelompok hidroksil pada kisaran 3400-3465 cm^{-1} , gugus -CH pada daerah 2929 cm^{-1} , gugus karbonil (C=O) pada daerah 1737 cm^{-1} , serta peregangan gugus asetil (C-O) sekaligus mengonfirmasi keberadaan gugus asetil pada daerah 1243 cm^{-1} . Hal yang sama juga telah diperoleh Tresnawati (2006: 10), hasil identifikasi gugus ester (C=O) pada serapan di daerah 1733,90 cm^{-1} dan hasil yang sama juga diperoleh pada penelitian Nathassa (2009: 44) yang memperoleh daerah untuk gugus C=O (ester) pada amilosa dan pati asetat pada bilangan gelombang 1732 cm^{-1} dan 1716 cm^{-1} .

Dari hasil FTIR pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) diperoleh beberapa serapan. Serapan untuk gugus -OH berada pada rentang 3500-3300 cm^{-1} . Gugus hidroksil (-OH) pada pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) terdapat pada daerah 3382,71 cm^{-1} yang merupakan serapan yang lebar. Munculnya gugus -OH diperkuat dengan adanya serapan gugus C-O pada bilangan gelombang 1241,88 cm^{-1} dan 1080,20 cm^{-1} . Pada bilangan gelombang 2930,68 cm^{-1} merupakan daerah gugus C-H. Kemudian bilangan gelombang 1418,04 cm^{-1} sebagai daerah dari C-H tekuk. Hasil yang diperoleh sama dengan penelitian yang telah dilakukan Setiawan (2015: 34) yang menganalisis gugus fungsi pada tepung biji nangka (*Artocarpus*

heterophyllus L.) dan memperoleh pita serapan hidroksil pada rentang 3300-3500 cm^{-1} , daerah ulur C-H pada 2900 cm^{-1} dan pada panjang gelombang 1000-1200 cm^{-1} yang merupakan daerah serapan ulur untuk C-O (eter).

Hasil FTIR pati biji nangka teraktivasi NaOH 3% terdapat serapan di daerah 3445,47 cm^{-1} yang menandakan daerah dari gugus -OH yang telah mengalami pergeseran dari 3382,71 cm^{-1} ke daerah bilangan gelombang 3445,47 cm^{-1} . Munculnya gugus -OH tersebut diperkuat dengan adanya serapan C-O pada daerah 1079,55 cm^{-1} . Adanya pergeseran gugus -OH terjadi akibat adanya aktivasi pati dengan larutan natrium hidroksida (NaOH) yang menyebabkan tersubstitusinya ion H^+ pada gugus -OH dengan ion Na^+ (Rabbani, dkk., 2015: 6). Menurut Yamamoto, dkk (2013: 564), pada proses gelatinasi pati, yakni reaksi pati dengan NaOH terbentuk kompleks pati dengan natrium melalui pertukaran kation (Na^+). Reaksi ini bisa muncul pada gugus hidroksil pada rantai pati. Reaksi alkalisasi antara NaOH dengan pati dapat menyebabkan pembentukan gugus alkoksida (-ONa) pada pati dan membuat derajat substitusinya semakin tinggi (Fachrudin, 2017: 10).

Pada hasil FTIR pati NaOH juga diperoleh serapan pada daerah 2936,48 cm^{-1} sebagai daerah dari gugus C-H, pada daerah 1644,03 cm^{-1} terdapat gugus C-C ulur. Bilangan gelombang 1404,01 cm^{-1} sebagai daerah dari C-H tekuk.




Gambar 4. 3 Reaksi Pati NaOH dengan Anhidrida Asetat (Sauyana, 2014)

Reaksi pada gambar 4.3, terlihat bahwa gugus asetil telah masuk pada struktur pati, dan terjadi substitusi ^-ONa oleh gugus asetat. Menurut Sangseethong, dkk (2005: 87), semakin banyak penambahan natrium hidroksida pada saat proses alkalisasi dapat meningkatkan jumlah dari gugus alkoksida pada pati yang reaktif serta memungkinkan substitusi oleh gugus lain semakin meningkat, dalam hal ini adalah gugus asetat.

Berdasarkan hasil FTIR dari ketiga jenis pati tersebut terdapat serapan $C=O$ pada $1749,44\text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan adanya gugus asetat untuk pati yang telah dimodifikasi asetat yang terbentuk karena adanya substitusi oleh gugus asetat pada pati NaOH. Serapan gugus hidroksil ($-OH$) terjadi pergeseran dari $3382,71\text{ cm}^{-1}$ untuk pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) ke daerah $3445,47\text{ cm}^{-1}$ untuk pati NaOH dan $3469,48\text{ cm}^{-1}$ untuk pati asetat. Hal ini disebabkan karena terjadinya substitusi hidrogen (H^+) dari gugus $-OH$ pati oleh Na^+ pada aktivasi pati NaOH dan substitusi ion ONa^- oleh gugus asetat pada pati termodifikasi asetat (Sangseethong, dkk., 2005: 84).


2. Uji Penurunan Kadar Klorida

Uji penurunan kadar klorida menggunakan larutan klorida buatan (*in vitro*) dengan konsentrasi awal 25 ppm. Konsentrasi klorida (Cl^-) dari larutan dapat diperoleh dari persamaan kurva standar dengan konsentrasi 5 ppm-25 ppm yaitu $Y=0,0098x + 0,0096$. Serta diperoleh hubungan korelasi antara nilai absorban dengan konsentrasi, semakin tinggi konsentrasi larutan maka semakin tinggi pula nilai absorbannya sehingga dapat diperoleh nilai $R=0,9913$, dengan gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 4. 4 Grafik Kurva Standar Klorida

Berdasarkan data kurva standar tersebut, dapat diperoleh penurunan kadar klorida paling baik menggunakan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi asetat yakni dari konsentrasi awal 24,8571 ppm menjadi 12,1836 ppm dengan efektivitas serapan klorida 50,98%. Sedangkan hasil penurunan kadar klorida menggunakan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) diperoleh konsentrasi sisa klorida sebesar 18,3469 ppm dengan efektivitas penyerapan 26,19%. Dan yang terjadi pada penggunaan pati teraktivasi NaOH memiliki nilai penurunan klorida paling rendah dengan konsentrasi sisa larutan klorida sebesar 23,0153 ppm dengan efektivitas serapan klorida 7,41%. Rabbani, dkk (2015), memperoleh hasil paling baik dengan menggunakan pati bonggol pisang Ambon termodifikasi asetat dan air laut sebagai larutan uji dengan efektivitas serapan sebesar 23,47% dan hasil paling rendah dengan menggunakan pati bonggol pisang Ambon dengan efektivitas serapan sebesar 17,99%. Grafik dari hasil penyerapan klorida dari ketiga jenis pati adalah sebagai berikut:




Gambar 4. 5 Diagram Penurunan Kadar Klorida Ketiga Jenis Pati

Dari diagram 4.5 dapat dilihat bahwa penurunan kadar klorida yang paling baik terdapat pada jenis pati biji nangka termodifikasi asetat, sedangkan penurunan klorida paling rendah terdapat pada jenis pati NaOH. Adanya perbedaan efektivitas serapan pada ketiga jenis pati disebabkan oleh perbedaan gugus yang terdapat pada struktur pati yang menyebabkan proses pertukaran ion-ion pada struktur pati menjadi berbeda pula. Colussi, dkk (2015: 1079) mengungkapkan bahwa proses asetilasi dapat meningkatkan pemecahan rantai pada pati, mengurangi stabilitas termal dan mekaniknya sehingga menyebabkan pati asetat lebih banyak menyerap klorida daripada pati NaOH dan pati biji nangka. Menurut Nathassa (2009: 53), gugus hidroksil (-OH) yang terdapat pada C-2 dan C-3 merupakan gugus -OH sekunder yang berada pada bagian dalam permukaan dari pati. Selain itu kedua gugus hidroksil tersebut dapat membentuk ikatan hidrogen dengan hidroksil pada unit glukosa di tetangganya. Sedangkan karbon pada posisi 6 (C-6) merupakan posisi gugus hidroksil (-OH) primer yang dapat lebih mudah terasetilasi daripada C-2 dan C-3. Pada keadaan ini untuk pati biji nangka strukturnya terdiri atas struktur amilosa

dan amilopektin sedangkan pada pati NaOH pada strukturnya, yakni pada atom karbon yang mengikat gugus hidroksil terutama pada atom karbon 6 telah tersubstitusi oleh ion Na^+ dan menyebabkan gelatinasi pada pati.

Perbedaan kadar air (lihat tabel 4. 2) antara pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), pati biji nangka teraktivasi NaOH dan pati biji nangka termodifikasi asetat merupakan penyebab perbedaan efektivitas serapan klorida. Pati NaOH memiliki kadar air yang paling tinggi sebesar 19,71% yang menyebabkan pati teraktivasi NaOH lebih hidrofilik dibandingkan pati biji nangka dan pati biji nangka termodifikasi asetat sehingga serapan klorida pada pati NaOH menjadi lemah. Tingginya kadar air pada pati NaOH terjadi akibat adanya pembentukan senyawa H_2O pada saat proses aktivasi. Reaksi aktivasi pati oleh NaOH adalah sebagai berikut:



Gambar 4. 6 Reaksi pati biji nangka dengan NaOH (Sangsheethong, dkk., 2005)

Menurut Yuliasih dan Titi (2014: 331-332), proses modifikasi pati dengan menggunakan asetat menyebabkan sifat pati yang awalnya hidrofilik akan berubah menjadi lebih hidrofobik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan jumlah kadar air pada pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi asetat yang lebih rendah dibandingkan dengan pati NaOH dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) tanpa modifikasi, sekaligus sebagai penyebab tingginya serapan pati termodifikasi asetat terhadap klorida.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan karakteristik serapan gugus fungsi pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.), pati biji nangka teraktivasi NaOH dan pati biji nangka asetat terletak pada serapan C=O yakni $1749,44\text{ cm}^{-1}$ yang hanya terdapat pada serapan pati biji nangka termodifikasi asetat yang diperkuat dengan adanya serapan gugus C-O (ester) pada daerah $1240,38\text{ cm}^{-1}$. Gugus hidroksil (-OH) mengalami pergeseran serapan dari $3328,71\text{ cm}^{-1}$ untuk pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) ke $3445,47\text{ cm}^{-1}$ pada pati teraktivasi NaOH dan $3469,48\text{ cm}^{-1}$ untuk pati termodifikasi asetat akibat adanya substitusi pada gugus OH yang terdapat pada pati.
2. Penurunan kadar klorida menggunakan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) termodifikasi asetat sebesar 50,98%, pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) sebesar 26,19% dan pati biji nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) teraktivasi NaOH sebesar 7,41%.

B. Saran

Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah perlu dilakukan variasi jenis pereaksi seperti asam asetat, anhidrida asetat dan vinil asetat, agar dapat diperoleh perbandingan hasil modifikasi asetat pada pati.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang: Karya Toha Putra, 1987.
- Bartz, dkk. "Acetylation of Barnyardgrass Starch with Acetic Anhydride Under Iodine Catalysis". *Food Chemistry* n0. 178 (2015): h. 236-242).
- Bintang, Maria. *Biokimia-Teknik Penelitian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Colussi, dkk. "Acetylation of Rice Starch in an Aqueous Medium for Use in Food". *Food Science and Technology* no. 62 (2015): h. 1076-1082.
- Dachriyanus. *Analisis Struktur Senyawa Organik Secara Spektroskopi*. Padang: LPTIK UNAND, 2004.
- Diastarini, Ni Nengah. "Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Asam Asetat Pada Proses Modifikasi Pati Jagung Secara Asetilasi Terhadap Karakteristik Pati dan Aplikasinya Sebagai *Edible Film*". *Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Akademi Analisis Farmasi dan Makanan Putra Indonesia Malang, 2010.
- Effendy, Ari Bowo Slamet. "Modifikasi Pati Tapioka Secara *Cross-Linking* dengan Menggunakan Natrium Asetat". *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung, 2016.
- Erna, dkk. "Modifikasi Amilosa dari Pati Tapioka dan Garut Menjadi Amilosa Asetat". *J. Pilar Sains* 7 no. 1 (2008): h. 28-30.
- Fachrudin, Ridwan. "Produksi Pati Na-Karboksimetil dengan Perbedaan Tipe Pengadukan Pada Tahap Alkalisasi". *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2017.
- Fahnur, Mardiana. "Pembuatan, Uji Ketahanan dan Struktur Mikro Plastik *Biodegradable* dengan Variasi Kitosan dan Konsentrasi Pati Biji Nangka". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Fairus, dkk. "Pengaruh Konsentrasi HCl dan Waktu Hidrolisis Terhadap Perolehan Glukosa Yang Dihasilkan dari Pati Biji Nangka". *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia* (2010): h. 1-6.
- Falasifa, dkk. "Produksi Pigmen Merah *Monascus*. Sp Pad Substrat Tepung Biji Durian (*Durio zibethinus* Murr) dan Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lam.) dengan Variasi Penambahan Nitrogen". *Biologi* 3 no. 3 (2014): h. 25-32.
- Koolman. *Color Atlas of Biochemistry, 2nd edition*. Germany: Thieme, 2005.

- Kosela, Soleh. "Penentuan Struktural Molekul Berdasarkan Spektra Data (NMR, Mass, IR, Uv)". Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010.
- Kurniawati, Indah. "Karakterisasi Maltodekstrin Biji Nangka dengan Hidrolisis Enzim α -Amilase". *Profesi* 13 no. 1 (2015): h. 4751.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran: Sebuah Tafsir Sederhana Menuju Cahaya Al-Quran*. Jakarta: Al-Huda, 2007.
- Indra dan Retno. "Kinetika Reaksi Hidrolisa Pati dari Kulit Nangka dengan Katalisator Asam Klorida Menggunakan Tangki Berpengaduk". *Ketahanan Pangan dan Energi* (2010): h. 1-9.
- Jabbar, Uhsnul Fatimah. "Pengaruh Penambahan Kitosan Terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Kulit Kentang (*Solanum tuberosum* L.)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Madruha, dkk. "Chemical, Morphological and Functional Properties Of Brazilian Jackfruit (*Artocarpus heterophyllus* L) Seeds Starch". *Food Chemistry* 143 (2014): h. 440-445.
- Nahir, Nurdiniah. "Pengaruh Penambahan Kitosan Terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Biji Asam *Tamarindus indica* L.)". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Ningtyas, Ninin Primaturia Arum. "Karakterisasi Sifat Fisiko Kimia Pati Jagung Termodifikasi dengan Proses Acetilasi". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional Jawa Timur, 2010.
- Nathassha, Shelly. "Pengaruh Penambahan AsetatAnhidrida pada Pembentukan Amilosa Asetat dengan Metode Pemanasan Menggunakan *Microwave* Variasi Suhu dan Waktu". *Skripsi*. Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009.
- Nugroho, Wahyu dan Setyo Purwoto. "Removal Klorida, TDS dan Besi Pada Air Payau Melalui Penukaran Ion dan Filtrasi Campuran Zeolit Aktif dengan Karbon Aktif". *Teknik* 11, no. 1 (2013): h. 59.
- Poedjiadi, Anna dan Titin Supriyantini. *Dasar-Dasar Biokimia*. Jakarta: UI-Press, 2007.

- Rabbani, dkk. “Penurunan Kadar Garam Klorida Air Laut dengan Memanfaatkan Modifikasi Pati dari Limbah Bonggol Piang Ambon (*Musa paradisiaca var sapientum*)”. *Kimia* 13 no. 1 (2015): h. 4-8.
- Rizal, dkk. “Pengaruh konsentrasi Natrium Bisulfit dan Suhu Pengeringan Terhadap Sifat Fisik Kimia Tepung Biji Nangka *Artocarpus heterophyllus*). *Bioproses Komoditas Tropis* 1 no. 2 (2013): h. 1-10.
- Rukmana, Rahmat. *Budi Daya Nangka*. Yogyakarta: KANISIUS, 1997.
- Sangseethong, dkk. “The Role of Reaction Parameters On The Preparation And Properties Of Carboxymethyl Cassava Starch”. *Starch* no. 57 (2005): h. 84-93.
- Sari, Kartining Tyas Permana. “Pemanfaatan Tepung Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L) sebagai Substitusi dalam Pembuatan Kudapan Berbahan Dasar Tepung Terigu Untuk PMT pada Balita”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang, 2012.
- Sastrohamidjojo, Hardjono. “Spektroskopi”. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Setiawan, Dani. “Karakterisasi Tepung Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* Lamk.) Hasil Fermentasi Oleh *Lactobacillus plantarum*”. *Skripsi*. Jember: Fakultas Teknologi Peternakan Universitas Jember, 2015.
- Shah, dkk. “Physicochemical, Rheological and Structural Characterization of Acetylated Oat Starch”. *Food Science and Technology* no. 80 (2017): h. 19-26.
- Shandra, Rizky Cynthia. “Dekolagenasi Limbah Tulang Paha Ayam Kampung (*Gallus gallus domesticus*) Oleh Natrium Hidroksida (NaOH) Untuk Penentuan Kadar Kalsium (Ca) dan Fosfat (PO₄)”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Silvia, dkk. “Sintesis Membran Selulosa Asetat Untuk Desalinasi Air Payau”. *Jom FTEKNIK* 3 no. 1 (2016): h. 1-9.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keerasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tampubolon, Arda. “Analisis Kadar Klorida dan Fosfat Pada Sampel Air Badan Air di Kabupaten Tobasa”. *Skripsi*. Medan: Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Tresnawati, Astika. “Kajian Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier dan Mikroskop Susunan Elektron Membran Selulosa Asetat dari Limbah Nanas”.

Skripsi. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2006.

Wulandari, Devyana Dyah. “Analisis Kesadahan Total dan Kadar Klorida Air di Kecamatan Tanggulangin Sidoarjo”. *MTPH* 1 no. 1 (2017): h. 14-19.

Yamamoto, dkk. “Classification and Kinetic Analysis of Viscosity Growth Processes for NaOH-Gelatinized Rice Starches”. *Carbohydrate Polymers* no. 97 (2013): h. 558-564.

Yanlinastuti, dkk. “Penentuan Kadar Zirkonium dalam Paduan U-Zr Menggunakan Spektrofotometer Uv-Vis dengan Menggunakan Pengompleks Arzenazo III”. (2011): h. 567-576.


Yuliasari, Nova. “Studi Gangguan Kaporit Terhadap Analisis Natrium Secara Spektroskopi Atom”. *Penelitian Sains* 12 no. 3 (2009): h. 1-4.

Yuliasih, Indah dan Titi Candra Sunarti. “Pati Sagu Termodifikasi Sebagai Bahan *Starch-Based Plastics*”. *Prosiding* (2014): h. 323-341.




LAMPIRAN

Lampiran I Skema Penelitian




Lampiran II Skema Kerja Penelitian

1. Pembuatan Pati Biji Nangka



2. Aktivasi Pati Biji Nangka dengan NaOH




3. Modifikasi Pati Biji Nangka dengan Asetat

Pati Teraktivasi NaOH


- Ditimbang sebanyak 5 gr dan dilarutkan dengan 50 mL asam asetat glasial
- Dihomogenkan dengan magnetik stirer selama 60 menit pada suhu 30°C
- Didinginkan kemudian ditambahkan 1 mL H₂SO₄ pekat dan 25 mL asam asetat glasial
- Dihomogenkan selama 30 menit
- Ditambahkan 100 mL anhidrida asetat dan dihomogenkan selama 60 menit pada suhu 35°C
- Didiamkan pada suhu ruang lalu disaring
- Ditambahkan tetes demi tetes aquades ke dalam filtrat hingga terbentuk endapan berwarna putih
- Dipisahkan endapan dengan larutan lalu endapan dicuci dengan aquades hingga netral
- Dikeringkan dengan cara diangin-anginkan
- Dihitung kadar air kemudian diuji dengan FTIR

Pati Termodifikasi Asetat


4. Pembuatan Larutan Standar Klorida




5. Pembuatan Pereaksi Kompleks Ferri Amonium Sulfat 5%



6. Pembuatan Pereaksi Komplek Merkuri (II) Tiosianat 3%



7. Uji Penurunan Kadar Klorida



Lampiran III Perhitungan Pembuatan Larutan

1. Larutan NaOH (Natrium Hidroksida) 3 %

$$\% \frac{V}{V} = \frac{V}{V} \times 100 \%$$

$$3 \% = \frac{\text{massa}}{100 \text{ mL}} \times 100 \%$$

$$\text{Massa} = 3 \text{ gram}$$

2. Larutan HCl (asam klorida) 3 N dalam 100 mL

$$N = \frac{\rho \times \% \times 10}{M_r} \times \text{valensi}$$

$$= \frac{1,19 \times 37 \% \times 10}{36,5 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}$$

$$= 12,063 \text{ N}$$

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$12,063 \text{ N} \times V_1 = 3 \text{ N} \times 100 \text{ mL}$$

$$V_1 = \frac{300 \text{ mL}}{12,063}$$

$$V_1 = 24,86 \text{ mL}$$

Lampiran IV: Pembuatan Larutan Standar Klorida

1. Menghitung banyaknya NaCl murni yang harus ditimbang untuk membuat larutan induk klorida 1000 ppm dalam labu takar 1 Liter.

Diketahui : Mr NaCl = 58,443

Ar Cl⁻ = 35,453

Volume larutan yang ingin dibuat = 1 L

Ditanyakan : Berat NaCl ?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Berat NaCl} &= C \times (\text{Mr NaCl} \times \text{Ar Cl}^-) \times V \\ &= 1000 \text{ mg/L} \times (58,443/35,453) \times 1 \text{ L} \\ &= 1648,46 \text{ mg} \\ &= 1,6485 \text{ gram} \end{aligned}$$

2. Menghitung volume larutan induk klorida 1000 ppm untuk membuat larutan kerja 100 ppm (dalam labu takar 100 ml)

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 100 \text{ ml} \times 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 10 \text{ ml}$$

3. Menghitung volume larutan kerja klorida 50 ppm untuk membuat deret standar klorida dengan konsentrasi (dalam labu takar 25 ml).

- a. Konsentrasi 5 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 50 \text{ ppm} = 25 \text{ ml} \times 5 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 2,5 \text{ ml}$$

- b. Konsentrasi 10 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 50 \text{ ppm} = 25 \text{ ml} \times 10 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 5 \text{ ml}$$

c. Konsentrasi 15 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 50 \text{ ppm} = 25 \text{ ml} \times 15 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 7,5 \text{ ml}$$

d. Konsentrasi 20 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 50 \text{ ppm} = 25 \text{ ml} \times 20 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 10 \text{ ml}$$

e. Konsentrasi 25 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 50 \text{ ppm} = 25 \text{ ml} \times 25 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 12 \text{ ml}$$

Lampiran V Data Hasil Absorbansi dan Perhitungan Penurunan Kadar Klorida

1. Konsentrasi Larutan Uji Klorida 25 ppm

$$y = 0,2533$$

$$y = 0,0098x + 0,0096$$

$$x = \frac{y - 0,0096}{0,0098}$$

$$x = \frac{0,2533 - 0,0096}{0,0098}$$

$$x = 24,8571 \text{ ppm}$$

2. Konsentrasi Larutan Klorida Pada Pati Biji Nangka

a. Pati Biji Nangka I

$$y_1 = 0,1878$$

$$y_1 = 0,0098x + 0,0096$$

$$x_1 = \frac{y - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_1 = \frac{0,1878 - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_1 = 18,1836 \text{ ppm}$$

b. Pati Biji Nangka II

$$y_2 = 0,1910$$

$$y_2 = 0,0098x + 0,0096$$

$$x_2 = \frac{y - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_2 = \frac{0,1910 - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_2 = 18,5102 \text{ ppm}$$

Nilai rata-rata penurunan klorida pada pati biji nangka adalah:

$$\text{rata-rata} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$= \frac{18,1836 + 18,5102}{2}$$

$$= 18,3469 \text{ ppm}$$

3. Konsentrasi Larutan Klorida Pada Pati Biji Nangka Teraktivasi NaOH

a. Pati NaOH I

$$y_1 = 0,2352$$

$$y_1 = 0,0098x + 0,0096$$

$$x_1 = \frac{y - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_1 = \frac{0,2352 - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_1 = 23,0204 \text{ ppm}$$

b. Pati NaOH II

$$y_2 = 0,2351$$

$$y_2 = 0,0098x + 0,0096$$

$$x_2 = \frac{y - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_2 = \frac{0,2351 - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_2 = 23,0102 \text{ ppm}$$

Rata-rata penurunan klorida pada pati biji nangka teraktivasi NaOH adalah:

$$\text{rata-rata} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$= \frac{23,0204 + 23,0102}{2}$$

$$= 23,0153 \text{ ppm}$$

4. Konsentrasi Larutan Klorida Pada Pati Biji Nangka Termodifikasi Asetat

a. Pati Asetat I

$$y_1 = 0,1274$$

$$y_1 = 0,0098x + 0,0096$$

$$x_1 = \frac{y - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_1 = \frac{0,1274 - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_1 = 12,0204 \text{ ppm}$$

b. Pati Asetat II

$$y_2 = 0,1306$$

$$y_2 = 0,0098x + 0,0096$$

$$x_2 = \frac{y - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_2 = \frac{0,1306 - 0,0096}{0,0098}$$

$$x_2 = 12,3469 \text{ ppm}$$

Nilai rata-rata penurunan klorida pada pati biji nangka adalah:

$$\text{rata-rata} = \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$= \frac{12,0204 + 12,3469}{2}$$

$$= 12,1836 \text{ ppm}$$

Lampiran VI Efektivitas Pati Menurunkan Kadar Klorida

1. Pati Biji Nangka

$$\text{Konsentrasi Awal} = 24,8571 \text{ ppm}$$

$$\text{Konsentrasi Sisa} = 18,3469 \text{ ppm}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Konsentrasi Awal} - \text{Konsentrasi Sisa}}{\text{Konsentrasi Awal}} \times 100\%$$

$$= \frac{24,8571-18,3469}{24,8571} \times 100\%$$

$$= 26,19\%$$

2. Pati Biji Nangka Teraktivasi NaOH

$$\text{Konsentrasi Awal} = 24,8571 \text{ ppm}$$

$$\text{Konsentrasi Sisa} = 23,0153 \text{ ppm}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Konsentrasi Awal}-\text{Konsentrasi Sisa}}{\text{Konsentrasi Awal}} \times 100\%$$

$$= \frac{24,8571-23,0153}{24,8571} \times 100\%$$

$$= 7,41\%$$

3. Pati Biji Nangka Termodifikasi Asetat

$$\text{Konsentrasi Awal} = 24,8571 \text{ ppm}$$

$$\text{Konsentrasi Sisa} = 12,1836 \text{ ppm}$$

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Konsentrasi Awal}-\text{Konsentrasi Sisa}}{\text{Konsentrasi Awal}} \times 100\%$$

$$= \frac{24,8571-12,1836}{24,8571} \times 100\%$$

$$= 50,98\%$$

Lampiran VII Rendamen Pati Biji Nangka Dan Pati Biji Nangka Modifikasi

1. Pati Biji Nangka

$$\text{Berat Biji Nangka} = 500 \text{ gr}$$

$$\text{Berat Pati} = 71,8148 \text{ gr}$$

$$\text{Rendemen} = \frac{\text{Berat Pati}}{\text{Berat Biji Nangka}} \times 100\%$$

$$= \frac{71,8148 \text{ gr}}{500 \text{ gr}} \times 100\%$$

$$= 14,36\%$$

2. Pati Biji Nangka Teraktivasi NaOH

$$\begin{aligned} \text{Berat Pati Biji Nangka} &= 15,0001 \text{ gr} \\ \text{Berat Pati NaOH} &= 3,1324 \text{ gr} \\ \text{Rendemen} &= \frac{3,1324 \text{ gr}}{15 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 20,89\% \end{aligned}$$

3. Pati Biji Nangka Termodifikasi Asetat

$$\begin{aligned} \text{Berat Pati NaOH} &= 5,0007 \text{ gr} \\ \text{Berat Pati Asetat} &= 2,5731 \text{ gr} \\ \text{Rendemen} &= \frac{2,5731 \text{ gr}}{5,007 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 51,39\% \end{aligned}$$

No	Sampel Awal	Sampel Akhir	Kadar Rendemen
1.	Biji nangka	Pati kering	14,36%
2.	Pati kering	Pati teraktivasi NaOH	20,89%
3.	Pati teraktivasi NaOH	Pati modifikasi asetat	51,39%

Lampiran VIII Kadar Air Pati Biji Nangka Dan Pati Biji Nangka Modifikasi

1. Pati Biji Nangka

$$\begin{aligned} \text{Berat Pati Awal} &= 1,0011 \text{ gr} \\ \text{Berat Pati Setelah Pengeringan} &= 0,8960 \text{ gr} \\ \text{Kadar Air} &= \frac{\text{Berat Pati Awal} - \text{Berat Pati Setelah Pengeringan}}{\text{Berat Pati Awal}} \times 100\% \\ &= \frac{1,0011 \text{ gr} - 0,8960 \text{ gr}}{1,0011 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 10,49\% \end{aligned}$$

2. Pati Biji Nangka Teraktivasi NaOH

$$\begin{aligned} \text{Berat Pati NaOH Awal} &= 1,0014 \text{ gr} \\ \text{Berat Pati NaOH Setelah Pengeringan} &= 0,8040 \text{ gr} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar Air} &= \frac{1,0014 \text{ gr} - 0,8040 \text{ gr}}{1,0014 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 19,71\%\end{aligned}$$

3. Pati Biji Nangka Termodifikasi Asetat

$$\text{Berat Pati Asetat Awal} = 0,7004 \text{ gr}$$

$$\text{Berat Pati Asetat Setelah Pengeringan} = 0,6629 \text{ gr}$$

$$\begin{aligned}\text{Kadar Air} &= \frac{0,7004 \text{ gr} - 0,6629 \text{ gr}}{0,7004 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= 3,75\%\end{aligned}$$



Lampiran IX Proses Pembuatan Pati Biji Nangka



Mengupas dan Mengecilkan
Ukuran Biji



Merendam dengan $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 24 jam



Menghaluskan Biji



Mencuci Pati Hasil Penyaringan



Uji Kualitatif Pati dengan Iod



Pati yang Telah Dikeringkan



Karakterisai dengan FTIR

Lampiran X Proses Aktivasi Pati Biji Nnangka Dengan NaOH



Menimbang Pati Biji Nangka



Menghomgenkan Pati dengan NaOH selama 2,5 Jam



Mengeringkan Pati NaOH



Mencuci dan Menetralkan Pati NaOH



Pati NaOH yang Telah Kering




Karakterisasi dengan FTIR


Lampiran XI Proses Modifikasi Asetat Pati Biji Nangka



Mencampur Pati NaOH
Dengan Asam Asetat Glisial



Menghomogenkan Selama 1
Jam



Menambahkan Asam Sulfat dan
Anhidrida Asetat



Menyaring Campuran
Larutan



Menambahkan Aquadest Hingga
Terbentuk Endapan



Menetralkan Endapan Pati dengan
Aquadest




Pati Asetat Kering



Karakterisasi dengan FTIR

Lampiran XII Uji Penurunan Kadar Klorida



Menimbang Masing-Masing
Pati Sebanyak 1 gr



Mengontakkan Pati dengan
Larutan Klorida 25 ppm



Menambahkan Senyawa
Pengompleks dan Diuji
dengan Uv-vis




Memisahkan Pati dengan
Larutan Klorida



Uji dengan
Spektrofotometer Uv-Vis

Lampiran XIII Data Hasil FTIR



Lampiran XIV Data Hasil Uv-Vis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN KIMIA
LABORATORIUM RISET
 JL. Muh.Yasin Limpo No. 36 Gowa.Sulawesi Selatan

Nomor : Lab Riset/LA/03/0017
 Lamp : -
 Hal : **Laporan Hasil Analisa**

Analisis : Awaluddin Iwan Perdana, S.Si.,M.Si
 Waktu analisa : Selasa /16 Juli 2019
 Metode : Spektrofotometer UV-Vis
 Judul Penelitian : Pemanfaatan Pati Biji Nangka (*Artocarpus hetephyllus L*) Untuk Menurunkan Kadar Klorida Air

A. Data Deret Standar Klorida


Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0000
Standard 1	5	0.0609
Standard 2	10	0.1236
Standard 3	15	0.1559
Standard 4	20	0.2013
Standard 5	25	0.2533

B. Data Absorbansi Sampel

Sampel	Abs	Sampel	Abs
Pati biji Nangka (S)	0.1878	Pati biji Nangka modifikasi asetat (D)	0.1306
Pati biji Nangka (D)	0.1910	Pati biji Nangka modifikasi NaOH (S)	0.2352
Pati biji Nangka modifikasi asetat (S)	0.1274	Pati biji Nangka modifikasi NaOH (D)	0.2351


Samata-Gowa, 5 Agustus 2019

Diperiksa Oleh





Kepala Laboratorium Kimia
Dra. St. Chadijah, M.Si
 NIP : 19680216 199903 2 001

Disusun Oleh



Laboran
Awaluddin Iwan Perdana, S.Si., M.Si
 NIP : 19800526 201101 1 004





BIOGRAFI



Penulis skripsi berjudul **“Pemanfaatan Pati Biji Nangka (*Artocarpus heterophyllus* L.) Dalam Menurunkan Kadar Klorida Air”** bernama lengkap Ibnu Munsir yang lahir di Rumbia 20 juni 1997. Penulis merupakan putra pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Drs. Sadar dan Maimuna. Penulis pertama kali menekuni bangku sekolah di TK. ABA

Loka kemudian melanjutkan ke SD 143 Lemo. Setelah tamat penulis melanjutkan studi ke MTsN. Baraka lalu kemudian melanjutkan sekolah ke MAN Baraka. Setelah lulus di bangku MAN, penulis melanjutkan untuk menimba ilmu di tingkat universitas tepatnya di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2015 melalui jalur SPAN-PTKIN hingga lulus dengan gelar sarjana pada tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
M A K A S S A R