

**UJI SIFAT FISIS DAN MEKANIK PAPAN KOMPOSIT DARI
CAMPURAN SERAT BATANG PISANG DAN SERAT
KULIT DURIAN MENGGUNAKAN PEREKAT
POLYESTER**



Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Sains pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

NURWAHIDA

NIM: 60400115039

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.



Gowa, Juni 2019

Penyusun

Nurwahida

Nim.60400115039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul, "Uji Sifat Fisik dan Mekanik Papas Komposit dari Campuran Serat batang Pisang dan Serat Kulit Durian Menggunakan Persekat Polyester" yang disusun oleh Nurwahida, NIM: 66400115039, mahasiswa Jurusan Fisika Fkultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 22 Dzulhijjah 1440, bertempat telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam Ilmu Sains, Jurusan Fisika, (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 23 Agustus 2019 M
22 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Rahmaniah, S.Si, M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Sabana, S.Si, S.Ts., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Sri Zelviani, S.Si, M.Sc	(.....)

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.
NIP: 19710412 200603 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Waraohmatullaahi Wabarokaatuh

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah swt. yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, yang memberikan kekuatan dan keyakinan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Uji Sifat fisis dan Mekanik Papan Komposit dari Campuran Serat Batang Pisang dan Serat Kulit Durian Menggunakan Perekat Polyester*”. Solawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad saw, Rasul yang menjadi panutan hingga akhir zaman.

Saya mengucapkan banyak terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tuaku **Haider** dan **Hasnawati** beserta saudara-saudaraku yang sangat saya sayangi yaitu **Nurul azmi**, **Sri Wahyuni**, **M. Afiq Mushawir**, **Wafiq Azizah**, **Muhammad Faiz**, **Muhammad Izzul Haq** dan **Salsabila Nadhifa** sebagai sumber penyemangat dan inspirasi untuk menggapai impian. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat saya haturkan terima kasih yang sebesar-besanya kepada:


1. **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar Periode 2015-2019
2. **Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D** selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
3. **Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi periode 2015-2019.

4. **Prof.Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
5. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing 1 yang telah meluangkan tenaga dan waktu yang sangat berharga untuk membimbing saya sejak pemilihan judul hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku Sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
7. Ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc** selaku pembimbing II yang telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si** dan Bapak **Dr. Hasyim Haddade, M.Ag** selaku penguji I dan II yang telah memberikan saran dan tambahan ilmu dan masukan demi perbaikan skripsi menjadi lebih baik.
9. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis** selaku dosen pembimbing akademik (PA) atas segala bimbingan dan motivasinya.
10. **Bapak/Ibu Dosen** Jurusan Fisika yang telah memberikan banyak ilmu serta motivasi yang bermanfaat.
11. Segenap **civitas akademik** fakultas sains dan teknologi UINAM atas segala bantuannya.
12. Kepada para **staf Laboran Fisika** dan kakak **Hadiningsih, S.E** atas ilmu dan bantuannya hingga terselesainya tugas akhir.
13. Kepada **Bapak Heru Arisandi, ST.** selaku Kepala Laboratorium Fakultas Kehutanan UNHAS yang telah memberikan izin dan membantu penelitian

14. Kepada teman-teman **RESISTOR** jurusan Fisika Angkatan 2015 atas segala kebersamaan dari semester satu hingga pada tahap penyelesaian akhir.
15. Kepada sahabat-sahabatku **Nur Hatifa, Narti, Mirnawati, Maulida Ilyas, Riska, Rai Rahmayani, Fitriani R. Vani** atas segala motivasi, masukan, dorongan dan bantuannya sampai saat ini.
16. Kepada teman seperjuangan satu tim penelitianku **Hasniati Hasan, Hardiyanti** dan **Nurhikmah** atas segala kerjasama serta motivasinya hingga bisa menyelesaikan penelitian ini.
17. Kepada teman-teman anak **Kost Mandar Siaroi** yang selalu memberikan semangat agar bisa cepat selesai.
18. Kepada **Kardi** dan teman-teman **Persatuan Pergerakan Pemuda Desa Maliaya (PPPDM)** atas kekompakan dan bantuannya dalam menyiapkan bahan baku penelitian ini.
19. Kakak-kakak senior dan adik-adik jurusan Fisika.

Kepada semua pihak yang berperan memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan akibat terbatasnya kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan dari pembaca untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang membacanya. Aamiin,

Gowa, 11 Juli 2019

Penulis,

Nurwahida

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
DAFTAR SIMBOL.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Ruang Lingkup.....	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
2.1 Papan Komposit.....	6
2.2 Sifat Fisis Material.....	10
2.3 Sifat Mekanik.....	15
2.4 Serat Pisang.....	16
2.5 Durian.....	22
2.6 Polyester resin.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	28
3.2 Alat dan Bahan	28

3.3	Prosedur Kerja	29	
3.4	Bagan Alir	35	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN			
4.1	Tahap Pembuatan Papan Komposit.....	36	
4.2	Tahap Pengujian Papan Komposit	36	
4.2.1	Uji sifat fisik.....	37	
4.2.2	Uji sifat mekanik.....	45	
BAB V PENUTUP			
5.1	Kesimpulan.....	50	
5.2	Saran.....	50	
DAFTAR PUSTAKA			51
LAMPIRAN-LAMPIRAN			
Lampiran I	: Hasil Penelitian.....	L1	
Lampiran II	: Analisis Data.....	L7	
Lampiran III	: Jadwal Kegiatan Penelitian.....	L14	
Lampiran IV	: Dokumentasi.....	L16	
Lampiran V	: Persuratan.....	L28	
RIWAYAT HIDUP			

DAFTAR TABEL

Table 2.1 : Standard Nilai JIS A 5908:2003 <i>Particleboard</i>	10
Table 3.1 : Tabel Kerapatan papan partikel.....	31
Tabel 3.2 : Tabel Kadar air papan komposit.....	32
Tabel 3.3 : Tabel Daya serap air.....	32
Tabel 3.4 : Tabel pengembangan tebal papan komposit.....	33
Tabel 3.5 : Modulus elastisitas papan komposit.....	34
Tabel 3.6 : Tabel modulus patah papan komposit.....	34
Tabel 4.1 : Tabel hasil pengukuran pengujian kerapatan.....	37
Tabel 4.2 : Tabel hasil perhitungan uji kerapatan.....	37
Table 4.3 : Hasil pengujian nilai kadar air.....	39
Table 4.4 : Tabel hasil pengujian nilai daya serap air.....	41
Table 4.5 : Tabel pengujian nilai pengembangan tebal.....	43
Table 4.6 : Perbandingan hasil penelitian dengan standard JIS A 5908-2003.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Papan komposit.....	7
Gambar 2.2 : Batang pisang.....	18
Gambar 2.3 : Serat batang pisang.....	19
Gambar 2.4 : Kulit durian.....	23
Gambar 2.5 : Polyester Resin.....	26
Gambar 3.1 : Skema Pengujian MOE dan MOR.....	33



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 : Hubungan sampel papan komposit dengan nilai kerapatan.....	38
Grafik 4.2 : Hubungan sampel papan komposit dengan nilai kadar air.....	40
Grafik 4.3 : Hubungan antara papan komposit dengan nilai daya serap air.....	42
Grafik 4.4 : Hubungan papan komposit dengan nilai pengembangan tebal.....	44
Grafik 4.5 : Hubungan sampel papan komposit dengan nilai MOE.....	47
Grafik 4.6 : Hubungan sampel papan komposit dengan nilai MOR.....	47



DAFTAR SIMBOL

ρ	Kerapatan (gr/cm^3)
m	Massa (gr)
V	Volume (cm^3)
KA	Kadar air (%)
m_{ku}	massa kering udara (gr)
m_{ko}	massa kering oven (gr)
WA	Daya serap air (%)
m_1	Massa sebelum perendaman (gr)
m_2	Massa setelah perendaman (gr)
PT	Pengembangan tebal (%)
t_1	Tebal sebelum perendaman (cm)
t_2	Tebal setelah perendaman (cm)
MOE	<i>Modulus of Elasticity</i> (kgf/cm^2)
ΔP	Perubahan beban yang digunakan (kg)
ΔY	Perubahan defleksi setiap perubahan beban (cm)
L	Jarak sangga (cm)
b	Lebar contoh uji (cm)
d	Tebal contoh uji (cm)
MOR	<i>Modulus of Repture</i> (kgf/cm^2)
P	Beban maksimum (kg)

ABSTRAK

Nama : Nurwahida
Nim : 60400115039
Judul Skripsi : “Uji Sifat Fisik dan Mekanik Papan Komposit dari Campuran Serat Batang Pisang dan Serat Kulit Durian Menggunakan Perakat Polyester”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisis dan mekanik papan komposit dari bahan baku campuran serat batang pisang dan serat kulit durian menggunakan perekat polyester. Penelitian ini dilakukan dengan menyiapkan bahan baku papan komposit. Kemudian membuat papan komposit menggunakan mesin *hotpress* dengan ukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm, pada suhu 120°C dan tekanan 25 kg/cm² lalu mendiampkannya selama 2 minggu. Setelah itu melakukan pemotongan sampel dan pengujian sifat fisis yang meliputi kerapatan, kadar air, daya serap air, pengembangan tebal dan pengujian sifat mekanik yaitu *Modulus of Elastisitas* (MOE) dan *Modulus of Repture* (MOR). Hasil penelitian yang diperoleh untuk sifat fisis yaitu kerapatan (0,687-0,819) gr/cm³, kadar air (11,514-12,108)%, daya serap air (190,41-221,03)%, pengembangan tebal (98,829-170,248)% sedangkan untuk sifat mekanik yaitu MOE (2490,02-3827,97) kgf/cm² dan MOR (37,42-48,65) kgf/cm². Hasil penelitian yang diperoleh tidak memenuhi standart JIS A 5908-2003 kecuali pada kerapatan dan kadar air.

Kata Kunci: Papan Komposit, Sifat Fisis, Sifat Mekanik

ABSTRACT

Name : Nurwahida
Nim : 60400115039
Thesis title : "Physical and Mechanical Properties Test of Composite Board from a Mixture of Banana Rod Fiber and Durian Leather Fiber Using Polyester Adhesives"

This study aims to determine the physical and mechanical properties of composite boards from raw materials mixed with banana stem fibers and durian leather fibers using polyester adhesive. This research was conducted by preparing composite board raw materials. Then make a composite board using a hotpress machine with a size of 25 cm x 25 cm x 1 cm, at a temperature of 120 ° C and a pressure of 25 kg / cm² then let it sit for 2 weeks. After that, cutting samples and testing physical properties including density, moisture content, water absorption, thick development and testing of mechanical properties, namely Modulus of Elasticity (MOE) and Modulus of Repture (MOR). The results obtained for physical properties are density (0.687-0.819) gr / cm³, moisture content (11,514-12,108)%, water absorption (190,41-221.03)%, development of thickness (98,829-170,248)% while for mechanical properties namely MOE (2490.02-3827.97) kgf / cm² and MOR (37.42-48.65) kgf / cm². The research results obtained did not meet JIS A 5908-2003 standards except for density and moisture content.

Keywords: Composite Board, Physical Properties, Mechanical Properties

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang bisa menggunakan serat alam sebagai alternatif bahan pengisi karena mudah didapatkan dengan harga murah, ramah lingkungan, mudah diproses, densitasnya rendah dan dapat diuraikan secara biologi (Kusumastuti, 2009 dalam Noni N. dan Astuti, 2013). Komposit dikembangkan agar ditemukan suatu material dengan karakteristik yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembuatan papan komposit (Ricky Aditya Perdana, 2018).

Bagi negara yang memiliki sumber daya kayu yang cukup tinggi dapat mengandalkan kayu sebagai bahan baku pembuatan papan komposit, namun negara yang kurang atau tidak memiliki potensi kayu dapat menggunakan menggunakan sumber bahan baku selain kayu yang berlignoselulosa (Rowell, 1996 dalam Muldatulnia, 2016)

Menurut walker (1993) dalam Muldatulnia (2016) bahan utama untuk papan komposit bisa dari:

- a. Sisa industri seperti serbuk gergaji, dan potongan-potongan kayu
- b. Sisa pemotongan kayu, jenis bukan komersil dan penjarangan
- c. Bahan material berlignoselulosa bukan kayu seperti bambu, serat nanas, jerami, ampas tebu, serat kelapa sawit, enceng gondok dan lain-lain.

Serat batang pisang mempunyai potensi serat yang berkualitas baik (Lisnawati, 2000). Sehingga batang pisang merupakan salah satu alternatif bahan baku potensial dalam pembuatan papan partikel dan papan serat (Luthfi dan Fauzi, 2005).

Durian merupakan tanaman yang berbuah sepanjang tahun dengan jumlah melimpah. Konsumsi buah durian yang melimpah mengakibatkan sampah kulit durian menjadi meningkat. Limbah dan sampah yang menumpukakan menimbulkan bau yang tidak sedap dan merusak keindahan oleh sebab itu perlu dilakukan suatu cara untuk memanfaatkan limbah kulit durian yang menumpuk agar tidak menjadi sampah. Oleh sebab itu diperlukan alternatif bahan baku bukan kayu sebagai pengganti fungsi dari kayu. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan limbah dari sektor perkebunan, limbah rumah tangga maupun limbah pasar sentral untuk bahan baku pembuatan papan komposit (Suherti dkk, 2014) .

Penelitian sebelumnya oleh Noni Nopriantina dan Astuti pada tahun 2013 dengan judul *“Pengaruh Ketebalan Serat Pelepah Pisang Kepok (Musa paradisiaca) terhadap Sifat Mekanik Material Komposit Poliester-Serat Alam”* diperoleh bahwa semakin tebal serat yang digunakan, nilai kuat tekannya semakin baik hingga mencapai titik maksimum. Penelitian yang dilakukan oleh Luthfi hakim dan Fauzi Febrianto tahun 2005 dengan judul *“Karakteristik Fisis Papan Komposit dari Serat Batang Pisang (Musa, sp) dengan Perlakuan Alkali”* diperoleh kerapatan dan kadar air papan komposit memenuhi persyaratan JIS A 5908-1994 for

particleboard and JIS A 5905-1994 for fiberboard, namun daya serap air tidak dimasukkan dalam persyaratan, dan pengembangan tebal dipersyaratkan pada standar JIS A 5905-1994, tetapi tidak memenuhi standar JIS A 5908-1994.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suherti *et.al* tahun 2014 dengan judul “*Sifat Fisik dan Mekanik Papan Partikel dari Kulit Durian (Durio sp) dengan Konsentrasi Urea Formaldehid yang Berbeda*” digunakan bahan serat kulit durian dengan variasi perekat yang berbeda yaitu 12%, 14% dan 16%. Papan partikel kulit buah durian yang dihasilkan dari penelitian seluruhnya dapat memenuhi standar JIS A 5908-2003 pada nilai kerapatan, kadar air, dan keteguhan rekat. Nilai pengembangan tebal, nilai keteguhan lentur pada semua konsentrasi perekat dan nilai keteguhan patah pada konsentrasi perekat 12% dan 14% belum memenuhi standar JIS A5908-2003.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai pembuatan papan komposit. Bahan yang akan digunakan adalah serat batang pisang dan serat kulit durian. Serat batang pisang mempunyai potensi serat yang berkualitas baik dan kulit durian juga kaya akan serat sehingga dengan serat yang ada pada kulit durian dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif. Ditambah lagi dengan Indonesia merupakan daerah penghasil durian, sehingga tidak akan sulit untuk memperoleh seratnya. Oleh karena itu, serat kulit durian berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai penguat dalam material komposit khususnya pembuatan papan. Perekat polyester dipilih karena merupakan jenis resin yang sering digunakan dan memiliki kelebihan yaitu kemampuan terhadap

cuaca sangat baik, tahan terhadap kelembapan dan sinar ultraviolet serta mudah ditemukan dan relatif murah. Oleh karena itu, judul yang peneliti angkat pada penelitian ini yaitu ***“Uji Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit dari Campuran Serat Batang Pisang dan Serat Kulit Durian Menggunakan Perakat Polyester”***.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana sifat fisis dan sifat mekanik papan komposit yang dihasilkan dari campuran serat batang pisang dan serat kulit durian menggunakan perekat polyester?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sifat fisis dan sifat mekanik papan komposit yang dihasilkan dari campuran serat batang pisang dan serat kulit durian menggunakan perekat polyester

1.4 Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Bahan baku yang digunakan pada penelitian ini yaitu serat batang pisang, serat kulit durian dan polyester resin sebagai perekat.
2. Komposisi bahan yang digunakan pada pembuaan papan komposit ini yaitu perekat 16% dengan variasi serat pisang dan serat kulit durian 50%:50%, 30%:70% dan 70%:30%.
3. Pengujian sifat fisis meliputi kerapatan, kadar air, pengembangan tebal dan daya serap air.

4. Pengujian sifat mekanik meliputi keteguhan lentur statis/*Modulus of Elasticity* (MOE), dan keteguhan lentur patah/*Modulus of Repture* (MOR).
5. Ukuran papan partikel yang digunakan yaitu panjang 25 cm, lebar 25 cm dan tinggi 1 cm.
6. Alat pengujian papan partikel yaitu mesin uji universal (*Universal Testing Machine*).
7. Standar yang digunakan pada penelitian ini yaitu Japanese Industrial Standard (JIS) A 5908-2003.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Memberi solusi dalam pengolahan serat batang pisang dan serat kulit durian menjadi bahan papan komposit.
2. Memberi informasi sifat fisis papan komposit berbahan dasar serat batang pisang dan serat kulit durian.
3. Memberikan peluang ekonomis dengan pembuatan papan komposit bermutu tinggi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Papan Komposit

Komposit berasal dari kata kerja “*to compose*” yang berarti menyusun atau menggabungkan. Komposit adalah struktur material yang terdiri dari dua kombinasi bahan atau lebih yang dibentuk pada skala makroskopik dan menyatu secara fisika (kaw 1997). Menurut Kusumastuti (2009) dalam Noni N. dan Astuti, (2013) Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material yang mempunyai sifat mekanik lebih kuat dari material pembentuknya.

Pada umumnya komposit terdiri dari dua bahan/material pokok, yakni penguat dan matriks. Penguat adalah bahan pada komposit yang berfungsi sebagai penopang utama kekuatan komposit, sedangkan matriks berfungsi untuk mengikat dan menjaga penguat agar tetap pada tempatnya (di dalam struktur) (Sahara, 2016). Papan komposit merupakan istilah umum untuk panel yang dibuat dari partikel kayu atau bahan berlignoselulosa lainnya yang diikat dengan perekat dengan kempa panas pada tekanan tertentu (Pease, 1994 dalam Mayang Archila dkk, 2017).

Pembuatan papan partikel biasanya menggunakan bahan perekat yang tidak mengurangi kualitas papan partikel (Fauzi Febrianto dkk, 2016). Komposit dikembangkan agar ditemukan suatu material dengan karakteristik yang diinginkan sesuai dengan tujuan pembentukan papan komposit tersebut. Karena karakteristik pembentukannya berbeda-beda, maka akan dihasilkan material baru yaitu komposit

yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material-material pembentukannya (Ricky Aditya Perdana, 2018).



Gambar 2.1 : Papan Komposit
(Sumber: Ahmad Basuki, 2014; diakses pada 12 Februari 2019)

Unsur utama dari komposit yaitu serat yang memiliki banyak keunggulan sehingga bahan komposit serat paling banyak digunakan yang terdiri dari serat-serat yang terikat oleh matrik yang saling berhubungan. Bahan komposit serat ada dua macam, yaitu Serat pendek (*short fiber* dan *whisker*) dan serat panjang (*continous fiber*). Penelitian ini diambil bahan komposit serat (*fiber composite*). Penerimaan beban dan gaya pada penggunaan bahan komposit serat sangat efisien. Maka dari itu bahan komposit serat sangatlah kuat dan kaku bila dibebani searah serat, sebaliknya sangat lemah jika dibebani pada arah tegak lurus serat (Ira Kusumaningrum dan Askan Malik, 2017).

Diameter serat memegang peranan yang sangat penting dalam memaksimalkan tegangan. Makin kecil diameternya akan memberikan luas

permukaan per satuan berat yang lebih besar, sehingga akan membantu transfer tegangan tersebut. Semakin kecil diameter serat (mendekati ukuran kristal) semakin tinggi kekuatan bahan serat. Hal ini dikarenakan cacat yang timbul semakin sedikit. Serat yang sering dipakai untuk membuat komposit antara lain: serat gelas (*fiberglass*), serat karbon (*fiber carbon*), serat logam (*whisker*), serat alami, dan lain sebagainya (Sahara, 2016).

Serat alam merupakan alternatif *filler* komposit untuk berbagai komposit polimer karena keunggulannya dibanding serat sintetis. Serat alam mudah didapatkan dengan harga yang murah, mudah diproses, densitasnya rendah, ramah lingkungan, dan dapat diuraikan secara biologi (Kusumastuti, 2009 dalam Noni N. dan Astuti, 2013).

Berdasarkan kerapatannya, Maloney (1993) dalam Sri Nurahmani Desi (2016) membagi papan komposit menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Papan komposit berkerapatan rendah (*low density compositeboard*) yaitu papan komposit yang mempunyai kerapatan dibawah $0,4 \text{ gr/cm}^3$.
2. Papan komposit berkerapatan sedang (*medium density compositeboard*) yaitu papan komposit yang mempunyai kerapatan antara $0,4 - 0,9 \text{ gr/cm}^3$.
3. Papan komposit berkerapatan tinggi (*high density compositeboard*) yaitu papan komposit yang mempunyai kerapatan lebih dari $0,9 \text{ gr/cm}^3$.

Papan komposit mempunyai beberapa kelebihan dibanding kayu asalnya yaitu papan partikel atau papan komposit bebas dari mata kayu, pecah dan retak,

selain itu ukuran dan kerapatan papan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, mempunyai sifat isotropis, serta sifat dan kualitasnya dapat diatur. Kelemahan papan komposit adalah stabilitas dimensinya yang rendah (Fauziah, dkk, 2014 dalam Muldatulnia, 2016).

Menurut Sahara (2016) komposit mempunyai kelebihan dan kekurangan. Bahan komposit mempunyai keunggulan, diantaranya lebih tahan terhadap lingkungan korosif, rasio kekuatan terhadap berat yang tinggi, insulasi listrik yang baik serta dapat dibuat dalam beberapa bentuk. Selain kelebihan, material komposit juga mempunyai kekurangan antara lain, tidak tahan terhadap beban kejutan (*shock*) dan tabrak (*impact*) dibandingkan dengan metal.

Papan partikel atau papan komposit mempunyai kelemahan stabilitas dimensi yang rendah. Pengembangan tebal sekitar 10%-25% dari kondisi kering ke basah melebihi pengembangan kayu alami, serta pengembangan linearnya sampai 0,35%. Pengembangan panjang dan tebal papan partikel sangat besar pengaruhnya pada pemakaian terutama bila digunakan sebagai bahan bangunan (Haygree & Bowyer, 1996 dalam Muldatulnia, 2016)

Japanese Industrial Standard A 5908-2003, menetapkan persyaratan sifat fisis dan mekanis papan partikel/papan komposit yang harus dipenuhi, seperti terlihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1 Standard Nilai JIS A 5908:2003 *Particleboard*

No	Parameter Sifat Fisis Mekanis	Standard JIS A 5908:2003
1	Kerapatan (gr/cm^3)	0,4-0,9
2	Kadar air (%)	5-13
3	Daya serap air (%)	-
4	Pengembangan tebal (%)	Maks 12
5	MOE (kgf/cm^2)	Min 20000
6	MOR (kgf/cm^2)	Min 80

Sumber: [JIS]Japanese Standard Association dalam Malau (2009: 28)

2.2 Sifat Fisis Material

a. Kerapatan

Kerapatan papan komposit merupakan salah satu sifat fisis papan komposit yang sangat berpengaruh terhadap sifat mekanis lainnya (Luthfi Hakim & Fauzi, 2005). Kerapatan papan adalah faktor penting yang mempengaruhi kualitas papan. Meningkatnya kerapatan papan dapat mempengaruhi sifat fisis, kecuali stabilitas dimensi dalam perendaman air dan paparan pada kelembapan yang tinggi (Maloney TM. 1993 dalam Muldatulnia, 2016). Kerapatan merupakan perbandingan antara berat dengan volume. Semakin tinggi kerapatan papan maka akan semakin tinggi sifat keteguhannya (Bowyer *et al.* 2003 dalam Dara Fegy Pratiwi, 2015).

Pengujian densitas sampel uji dilakukan pada kondisi kering. Mula-mula sampel uji ditimbang menggunakan timbangan digital dan dicatat hasilnya sebagai

m. Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan persamaan (2.1) untuk mendapatkan nilai densitas atau kerapatan sampel uji (Devi Yunita, 2017). Menurut putra (2011:12) *dalam* Muldatulnia (2016) kerapatan papan komposit dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\rho = \frac{m}{v} \quad (2.1)$$

Keterangan:

- ρ : Kerapatan (gr/cm³)
 m : Massa kering udara contoh uji (gr)
 V : Volume kering udara contoh uji (cm³)

b. Kadar Air

Kadar air adalah salah satu sifat fisis papan komposit yang menunjukkan kandungan air papan komposit dalam keadaan kesetimbangan dengan lingkungan sekitarnya (Luthfi Hakim & Fauzi, 2005). Papan komposit terdiri atas bahan-bahan yang mengandung lignoselulosa sehingga bersifat higroskopis (Zaini LH, 2009).

Kadar air bahan baku sangat menentukan kadar air papan komposit yang dihasilkan, sehingga semakin tinggi kadar air bahan baku maka kadar air papan komposit juga semakin tinggi karena tidak semua uap air dapat dikeluarkan dari dalam papan. Pembuatan papan komposit bahan baku harus dalam keadaan kering dengan kadar air sekitar 2%-5%, sehingga jika ditambahkan perekat kadar air bahan baku akan meningkat sampai 4%-6% (Haygreen dan Bowyer, 1996 *dalam* Luthfi Hakim & Fauzi, 2005).

Menurut Putra (2011: 13) *dalam* Muldatulnia (2016:11), kadar air papan partikel dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$KA = \left(\frac{m_{ku} - m_{ko}}{m_{ko}} \right) \times 100\% \quad (2.2)$$

Keterangan :

KA : Kadar air (%)

m_{ku} : Massa kering udara (gr)

m_{ko} : Massa kering oven (gr)

c. Daya Serap Air

Daya serap air adalah salah satu sifat fisis papan komposit yang menunjukkan kemampuan papan komposit untuk menyerap air setelah direndam di dalam air selama 2 jam dan 24 jam (Luthfi Hakim & Fauzi, 2005). Pengujian ini penting dilakukan untuk mengetahui ketahanan papan terhadap air terutama jika penggunaannya untuk keperluan eksterior dimana papan mengalami kontak langsung dengan udara luar (Lestari dan Kartika 2012 *dalam* Dara Fegy Pratiwi, 2015).

Pengaruh tingginya kerapatan papan partikel cenderung menurunkan daya serap air papan tersebut. Semakin tinggi kerapatan papan partikel menyebabkan air akan sulit untuk masuk ke dalam rongga-rongga yang ada di dalam papan, karena memiliki pori yang lebih sedikit (Dara Feby Pratiwi, 2015). Djalal (1981) *dalam*

Dara Feby Pratiwi (2015) menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan air pada papan yaitu volume ruang kosong yang dapat menampung air di antara partikel, luas permukaan partikel yang tidak ditutupi perekat dan dalamnya penetrasi perekat terhadap partikel.

Pengujian daya serap air dilakukan pada sampel uji densitas. Mula-mula sampel uji dilakukan perendaman dalam wadah berisi air selama 2 jam atau 24 jam. Setelah itu sampel uji diangkat dan ditimbang menggunakan timbangan digital dan dicatat hasilnya sebagai (m_2). Setelah itu dilakukan perhitungan menggunakan rumus (2.3) untuk mendapatkan nilai daya serap air (Devi Yunita dan Alimin Mahyudin, 2017). Menurut Putra (2011:13) *dalam* Muldatulnia (2016) daya serap air dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$WA = \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1} \right) \times 100\% \quad (2.3)$$

Keterangan :

WA : Daya serap air (%)

m_1 : Massa contoh uji sebelum perendaman (gr)

m_2 : Massa contoh uji setelah perendaman (gr)

d. Pengembangan Tebal

Pengembangan tebal merupakan bertambahnya dimensi papan dengan bertambahnya ketebalan dari papan tersebut (Putra, 2011). Nilai pengembangan tebal akan meningkat seiring dengan bertambah besarnya nilai daya serap air.

Pengujian pengembangan tebal dilakukan pada waktu 2 dan 24 jam (Dara Feby Pratiwi, 2015).

Pengembangan tebal merupakan penambahan tebal contoh uji yang dinyatakan dalam persen terhadap tebal awalnya. Faktor terpenting yang mempengaruhi pengembangan tebal dan pengembangan linier papan komposit adalah kayu pembentuknya (Bowyer JL dkk, 2003 *dalam* Muldatuulnia, 2016).

Pada umumnya sifat ini digunakan dalam penentuan penggunaan papan komposit tipe eksterior atau interior (luthfi H. Dan Fauzi F., 2005). Apabila pengembangan tebal suatu papan komposit tinggi berarti stabilitas dimensi produk tersebut rendah, sehingga produk tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan eksterior dan sifat mekaniknya akan menurun dalam jangka waktu yang tidak lama (Iswanto, 2005 *dalam* muldatulnia, 2016). Menurut Putra (2011:14) *dalam* Muldatulnia (2016) pengembangan tebal papan partikel bisa dihitung dengan rumus:

$$PT = \left(\frac{t_2 - t_1}{t_1} \right) \times 100\% \quad (2.4)$$

Keterangan :

PT : Pengembangan tebal (%)

t₁ : Tebal sebelum direndam air (mm)

t₂ : Tebal setelah direndam air (mm)

2.3 Sifat Mekanik

a. Keteguhan Lentur Statis / *Modulus of Elasticity* (MOE)

Keteguhan lentur statis / *Modulus of Elasticity* (MOE) adalah nilai yang menunjukkan kekuatan sifat kekakuan yang mana merupakan ukuran dari kemampuan balok maupun tiang dalam menahan perubahan bentuk ataupun lenturan yang terjadi akibat adanya pembebasan pada batas proporsi (Maloney, 1993 dalam Sri Nurahmani Desi, 2016). Keteguhan lentur statis (MOE) merupakan angka yang menunjukkan kekuatan suatu benda hingga batas proporsi (Soenardi, 2011).

Menurut Moleney (1993) modulus elastisitas papan komposit dapat dihitung dengan persamaan:

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3} \quad (2.5)$$

Keterangan:

MOE : *Modulus of Elasticity* (modulus elastisitas) (kgf/cm²)

ΔP : Selisih beban (kgf)

L : Jarak sangga (cm)

ΔY : Lenturan beban (cm)

d : Tebal contoh uji (cm)

b : Lebar contoh uji (cm)

b. Keteguhan Lentur Patah / *Modulus of Rupture* (MOR)

Modulus patah (MOR) merupakan keteguhan patah dari suatu balok yang dinyatakan dalam besarnya tegangan per satuan luas, yang dapat dihitung dengan menggunakan besarnya tegangan pada permukaan bagian atas dan bagian bawah balok pada beban maksimum (Maloney, 1993 *dalam* Muldatulnia, 2016).

Menurut Maloney (1993) modulus patah dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{MOR} = \frac{3PL}{2bd^2} \quad (2.6)$$

Keterangan:

MOR : *Modulus of Rupture* (modulus patah) (kgf/cm²)

P : Berat maksimum (kgf)

L : Panjang bentang (cm)

d : Tebal contoh uji (cm)

b : Lebar contoh uji (cm)

2.4 Serat Pisang

pisang merupakan jenis tanaman yang dapat hidup di daerah tinggi maupun rendah dengan buah berwarna kuning yang memiliki kandungan gizi dan vitamin yang cukup untuk menyehatkan badan. Tanaman pisang juga telah disebutkan di dalam al-Qur'an surah al-Waaqi'ah/56: 29.



Terjemahnya:

29. Dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

Berdasarkan ayat di atas telah disebutkan di dalam al-Qur'an tentang tanaman pisang yang bersusun buahnya, tanaman pisang termasuk buah dari pohon yang tidak berduri. Orang-orang mukmin yang termasuk golongan kanan yang menerima dengan tangan kanan adalah penghuni surga. Mereka bergembira di bawah pohon ridang yang tercurah air yang mengalir, buah yang lezat tanpa mengenal musim (Quraish M., 2005). Tanaman pisang memiliki banyak manfaat dari keseluruhan bagian tanaman pisang. Selain buahnya yang lezat dan mengandung banyak nutrisi, vitamin dan gizi bagi manusia dengan kebesarannya, batang pisang yang sudah dianggap sebagai limbah atau sampah setelah panen dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi pembuatan papan komposit.

Rahman (2006) dalam Johanna Christina Malau, dkk (2015) menyatakan bahwa batang pisang merupakan limbah tanaman pisang yang telah ditebang dan diambil buahnya. Selain itu, batang pisang juga merupakan limbah pertanian potensial yang belum banyak pemanfaatannya. Beberapa penelitian telah mencoba untuk memanfaatkannya antara lain sebagai papan partikel dan papan serat.



Gambar 2.2: Batang pisang
(Sumber: <https://berkahkhair.com> diakses: 15 Mei 2019)

Serat pelepah pisang diperoleh dari pohon pisang kepok (*Musa paradisiaca*) merupakan serat yang mempunyai sifat mekanik yang baik. Sifat mekanik dari serat pelepah pisang mempunyai densitas 1,35 gr/cm³, kandungan selulosanya 63-64%, hemiselulosa (20%), kandungan lignin 5%, kekuatan tarik rata-rata 600 Mpa, modulus tarik rata-rata 17,85 Gpa dan pertambahan panjang 3,36 % (Lokantara, 2007). Diameter serat pelepah pisang adalah 5,8 µm, sedangkan panjang seratnya sekitar 30,92-40,92 cm (Noni N. dan Astuti, 2013). Serat batang pisang mempunyai potensi serat yang berkualitas baik, sehingga batang pisang merupakan salah satu alternatif bahan baku potensial dalam pembuatan papan partikel dan papan serat (Lisnawati, 2000 dalam Luthfi H. dan Fauzi F, 2005). Batang pisang memiliki berat jenis 0,29 g/cm³ dan kandungan lignin 33,51% (Syafudin, 2004 dalam Johana dkk, 2015).

Rowell (1998) dalam Luthfi H. Dan Fauzi F, (2005) menyatakan, jika ketersediaan bahan baku kayu di alam mulai berkurang, maka tidak menutup kemungkinan dikembangkan produk papan komposit dari limbah pertanian (*Agro-Based Composite*) dengan kualitas yang sama dengan bahan baku kayu.

Limbah batang pisang merupakan salah satu alternatif bahan baku yang murah dan mudah diperoleh, sehingga dapat dijadikan sasaran penelitian pengembangan produk papan komposit dari limbah pertanian. Pelepah pisang juga memiliki jaringan selular dengan pori-pori yang saling berhubungan, serta apabila telah dikeringkan akan menjadi padat menjadikannya suatu bahan yang memiliki daya serap yang cukup bagus (Khusnul K, dkk, 2014)



Gambar 2.2: Serat Batang Pisang
(Sumber: <https://batamtoday.com>; diakses: 13 Februari 2019)

Serat batang pisang merupakan jenis serat yang berkualitas baik, dan merupakan salah satu bahan potensial alternatif yang dapat digunakan sebagai filler pada pembuatan komposit polivinil klorida atau biasa disingkat PVC. Batang

pisang sebagai limbah dapat dimanfaatkan menjadi sumber serat agar mempunyai nilai ekonomis (Rahman, 2006 *dalam* Supraptiningsih, 2012)

Oleh karena itu perlu adanya pemanfaatan limbah seperti batang pisang sebagaimana dalam QS Ali Imran/3: 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan Kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah Kami dari siksa nereka. (Departemen Agama RI, 1996).

Berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa kalimat “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring” maksudnya adalah mereka tidak putus-putus berdzikir dalam semua keadaan, baik dengan hati maupun dengan lisan mereka. “Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.” Maksudnya, mereka memahami apa yang terdapat pada keduanya (langit dan bumi) dari kandungan hikmah yang menunjukkan keagungan :al-Khaliq” (Allah), kekuasaan-Nya, keluasan ilmu-Nya, hikmah-Nya, juga rahman-Nya. “Ya Tuhan Kami, tiadalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia,” Artinya, engkau tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran, agar engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan dan juga memberikan

balasan orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik (surga). Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan menciptakan yang bathil seraya berkata: “*Mahasuci Engkau.*” Yakni dari penciptakan sesuatu yang sia-sia. “*Maka peliharalah kami dari siksa Neraka.*” Maksudnya, wahai Rabb yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan adil. Wahai Dzat yang jauh dari kekurangan, aib dan kesia-siaan, peliharalah kami dari adzab Neraka dengan daya dan kekuasaaa-Mu. Dan berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal shalih yang dapat mengantarkan kami ke Surga serta menyelamatkan kami dari adzab-Mu yang sangat pedih (Ibnu katsir, 2009)

Menurut tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan orang-orang yang mendalam pemahamannya dan berpikir tajam atau ulil albab adalah orang-orang yang berakal yang mau menggunakan pikirannya, mengambil faedah, hidayah, dan menggambarkan keagungan Allah. Ia selalu mengingat Allah (berzikir) pada setiap waktu dan keadaan, baik saat ia berdiri atau duduk dan berbaring. Jadi dijelaskan dalam ayat ini bahwa ulul albab yaitu orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang terus-menerus mengingat Allah dengan ucapan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi (Quraish M., 2005)

Ayat ini menjadi rujukan bagi ilmuan-ilmuan Islam pada abad pencerahan maupun saat ini. Allah memberikan pengetahuan bahwa segala yang ada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi tidaklah diciptakan tanpa memberikan manfaat bagi penghuninya terutama manusia. Sebab penciptaan manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran yang menjadikannya mampu berpikir mendalam terhadap apapun yang diciptakan oleh Allah Swt. Salah satu contohnya

yaitu batang pisang. Batang pisang merupakan hasil limbah dari pohon pisang yang umumnya digunakan sebagai makanan ternak seperti sapi selain itu, serat dari batang pisang juga dapat dijadikan bahan material seperti papan komposit yang memiliki nilai guna yang cukup tinggi. Selain batang pisang, salah satu limbah yang lain adalah limbah kulit durian. Kulit durian merupakan limbah rumah tangga yang dibuang sebagai sampah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Kulit durian kaya akan serat sehingga bisa dimanfaatkan sebagai bahan alternative pembuatan papan komposit.

2.5 Durian

Buah Durian (*Durio zibethinus*) merupakan buah tropika yang tumbuh subur di Indonesia. Menurut Badan Litbang Pertanian (2012) dalam Henny Suciyanti, dkk (2015), musim panen durian pada 42 lokasi di 23 provinsi tahun 2011-2012 secara umum menunjukkan beberapa wilayah di Indonesia pada bulan tertentu ada lokasi yang sedang mengalami panen durian. Ada dua musim puncak panen durian dari 42 lokasi yang disurvei, yaitu pada bulan Desember-Januari dan pada bulan Agustus, dengan kata lain tingginya produksi durian maka akan menyebabkan tinggi pula hasil limbah ikutan durian berupa biji dan kulit durian.

Durian merupakan tanaman yang berbuah sepanjang tahun dengan jumlah melimpah. Kulit buah durian mengandung selulosa sekitar 50-60%, lignin 5% dan pati 5% dari berat buah. Kandungan selulosa kulit buah durian cukup tinggi yaitu 50-60% dari berat buah dan juga kulitnya memiliki serat yang panjang (Mahatmanti dan Winarni, 2009).



Gambar 2.3: Kulit Durian
(Sumber: Hariana, diakses pada 12 Februari 2019)

Kulit durian merupakan limbah rumah tangga yang dibuang sebagai sampah dan tidak memiliki nilai ekonomi. Hal ini tidak sedikit sekali menjadi pencemaran lingkungan. Kulit durian juga kaya akan serat sehingga dengan serat yang ada pada kulit durian dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif. Ditambah lagi dengan Indonesia merupakan daerah pemproduksi durian, sehingga tidak akan sulit untuk memperoleh serat tersebut (Burmawi dkk, 2014)

Durian juga merupakan pohon yang berbuah pada musimnya. Segala sesuatu di muka bumi terjadi atas izin Allah termasuk pertumbuhan pohon serta waktu berbuahnya sebagaimana dalam QS. Ibrahim/14: 24-26.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

Terjemahnya:

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) kelangit, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat tetap (tegak) sedikitpun. (Departemen Agama RI, 1996).

Ali Ibnu Abu Talhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya: *Perumpamaan kalimat yang baik.* (Ibrahim: 24) yakni syahadat atau persaksian yang bunyinya ‘tidak ada tuhan selain Allah’. *Seperti pohon yang baik.* (Ibrahim: 24) yang dimaksud ialah orang mukmin. *Akarnya teguh.* (Ibrahim: 24) Yaitu kalimat, ‘Tidak ada Tuhan selain Allah’ tertanam dalam di hati orang mukmin. *Dan cabangnya (menjulang) ke langit.* (Ibrahim: 24) Maksudnya, berkat kalimat tersebut amal orang mukmin dinaikkan ke langit. *Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim.* (Ibrahim: 25) Menurut suatu pendapat yang dimaksud dengan *kulla hinin* ialah setiap pagi dan petang. Menurut pendapat lain yaitu setiap bulan, sedangkan pendapat lainnya mengatakan setiap dua bulan. Pendapat lain menyebutkan setiap enam bulan, ada yang mengatakan setiap tujuh bulan, dan ada yang mengatakan setiap tahun. Makna lahiriah konteks ayat menunjukkan perumpamaan orang mukmin seperti pohon yang selalu mengeluarkan buahnya tiap waktu, baik di musim dingin, siang dan malam hari.

Sama halnya seorang mukmin, amal salehnya terus-menerus diangkat (ke langit) baginya, baik di tengah malam maupun di siang hari, setiap waktu. *Dengan seizin Tuhannya.* (Ibrahim: 25) Yakni mengeluarkan buahnya yang sempurna, baik, banyak, bermanfaat, lagi diberkati. *Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat.* (Ibrahim: 25). *Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk* (Ibrahim: 26) Inilah perumpamaan kekufuran orang yang kafir, tiada landasan baginya dan tiada keteguhan baginya; perihalnya sama dengan pohon *Hanzal* atau pohon bertawali. *Yang telah dicabut.* (Ibrahim: 26) Maksudnya, telah dijebol dan dicabut dengan akar-aakarnya. *Dari permukaan bumi, tidak dapat tetap (tegak) sedikit pun* (Ibrahim: 26) Yakni tidak ada landasan dan tidak ada keteguhan baginya. Demikian pula halnya orang kafir, ia tidak mempunyai pokok, tidak pula cabang, tiada suatu amal pun darinya yang dinaikkan (diterima), dan tiada sesuatu pun yang diterima darinya. (Ibnu Katsir, 2009)

Ayat di atas yaitu QS. Ibrahim ayat 25 disebutkan pohon yang cabangnya menjulang tinggi dan berbuah setiap musim yang memberikan manfaat. Penelitian ini memanfaatkan limbah dari kulit buah durian sebagai bahan penguat pembuatan papan komposit. Pohon durian adalah salah satu jenis tumbuhan yang tumbuh menjulang tinggi dan dapat berbuah pada musim tertentu biasanya dua kali dalam setahun.

2.6 Polyester Resin

Polyester termasuk polimer-polimer sintesis yang lebih serbaguna karena mendapatkan aplikasi komersial yang luas sebagai serat, plastik, dan bahan pelapis

(Lis Sopyan, 2001). Polyester adalah salah satu resin cair dengan viskositas yang relatif rendah dan dapat mengeras pada suhu kamar dengan penambahan katalis. Polyester memiliki keunggulan diantaranya adalah kemampuan terhadap cuaca sangat baik, tahan terhadap kelembaban dan sinar *ultra violet*. Secara luas polyester digunakan untuk konstruksi sebagai bahan komposit (Suardia, 1999 *dalam* Muldaulnia, 2016). Selain itu polyester juga ringan, mudah dibentuk, tahan terhadap korosi serta murah namun kaku dan rapuh sehingga sigat mekaniknya lemah terutama pada uji impact (hartomo, 1992 *dalam* Mulatulnia, 2016)



Gambar 2.4: Polyester Resin
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Unsaturated Polyester Resin (UPR) merupakan jenis resin termoset atau lebih populernya sering disebut polyester saja. UPR berupa resin cair dengan viskositas yang cukup rendah, mengeras pada suhu kamar dengan penggunaan katalis tanpa menghasilkan gas sewaktu pengesetan seperti banyak resin termoset lainnya (Justur, 2001 *dalam* Arnis Handayani 2016).

Resin Polyester banyak dipasarkan di dunia termasuk di Indonesia dengan berbagai warna seperti merah, putih kekuning-kuningan dan hijau yang akan terlihat lebih transparan pada lapisan tipis. Penggunaan polyester ini diperkirakan sekitar 70% diantara seluruh penggunaan jenis resin di seluruh dunia. Pengerasan resin ini akan dimulai setelah dicampur rata dengan katalis pada suhu ruangan yang biasanya dijual sepaket. Kekurangan resin ini tidak kuat jika hanya digunakan untuk lapisan tipis tetapi memerlukan bahan lain seperti telek (mirip bedak bayi) dan serat karena tanpa bahan tambahan maka resin hanya akan mudah retak atau terkelupas (Anonim, 2017).

Matrik berfungsi untuk mengikat dan menjaga *reinforcement* agar tetap pada tempatnya (di dalam struktur) membantu distribusi beban, melindungi filamen di dalam struktur, mengendalikan sifat elektrik dan kimia dari komposit, serta membawa regangan interlamina (Sahara, 2016). Resin berfungsi sebagai matrik dalam struktur komposit tetapi juga sebagai perekat pada lamina. Perekat ini terbentuk dari reaksi antara dipolyalcohol dan asam polibasa (Glen A. Rowland 2009).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada :

Waktu : Bulan Januari-Juli 2019

Tempat : Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada dua tempat

yaitu:

1. Laboratorium pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar (pembuatan papan komposit, pengujian MOE dan MOR papan komposit).
2. Laboratorium Optik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (pengujian kerapatan, kadar air, daya serap air dan pengembangan tebal).

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah:

3.2.1 Alat Pembuatan Sampel Papan Partikel

1. Neraca digital untuk menimbang massa bahan dan contoh uji
2. Wadah sebagai tempat pencampuran bahan
3. Gelas plastik untuk menimbang kadar perekat
4. Cetakan ukuran 25 cm x 25 cm sebagai wadah cetakan papan komposit
5. Plat seng ukuran 25 cm x 25 cm sebagai alas bahan
6. Aluminium foil sebagai alas pelapis plat
7. *Hotpress* untuk menekan papan

3.2.2 Alat Pengujian Sampel Papan Komposit

1. Jangka sorong
2. Mikrometer sekrup
3. Mistar
4. Wadah perendaman
5. Neraca
6. Oven listrik
7. Mesin uji universal (*Universal Testing Machine(UTM)*)

3.2.3 Bahan

1. Serat batang pisang
2. Serat kulit durian
3. Polyester
4. Katalis

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini adalah:

3.3.1 Tahap Pembuatan Sampel Papan Partikel

1. Membersihkan daun dan pelepah pisang dari batang pisang.
2. Memotong-motong batang pisang dan mengeringkannya hingga berbentuk serat.
3. Setelah kering memotong kembali serat batang pisang menjadi ukuran sekitar 0,5-3 cm

4. Mengumpulkan kulit durian kemudian merendamnya kurang lebih 7-10 jam hingga kulit durian terasa lembek
5. Meniriskan kulit durian sekitar 30 menit kemudian menumbuknya dengan palu hingga serat kulit durian dapat terlihat dan terpisah-pisah.
6. Serat kulit durian kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering sekitar 3-5 hari.
7. Serat yang telah mengering dan agak menyatu kemudian dipisah-pisahkan kembali 0,5-3 cm
8. Menyiapkan cetakan papan komposit ukuran panjang 25 cm, lebar 25 cm dan tebal 1 cm.
9. Menimbang bahan berdasarkan komposisi yang telah ditentukan dengan variasi serat batang pisang dan serat bambu 50%:50%, 30%:70%, 70%:30% dan perekat polyester 16%.
10. Untuk sampel A dengan perbandingan 50%:50%:16%, mengaduk potongan serat batang pisang dan serat kulit durian hingga tercampur rata, kemudian menambahkan polyester secara merata. Memasukkan adonan yang telah tercampur rata ke dalam cetakan ukuran 25 cm x 25 cm x 1 cm yang telah dilapisi aluminium foil. Setelah adonan dicetak, kemudian menutup kembali adonan dengan aluminium foil dan diletakkan diantara dua plat aluminium. Melakukan pengempaan panas pada suhu 120°C dengan tekanan 25 Kg/cm² selama 10 menit.
11. Mengulangi kegiatan (7) untuk sampel B dan C dengan perbandingan 20%:64%:16% dan 64%:20%:16%.

12. Mendingkan masing-masing papan komposit selama 2 minggu
13. Melakukan pengujian sampel papan partikel

3.3.2 Tahap Pengujian Sampel Papan Komposit

1. Uji kerapatan

- a. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm
- b. Menimbang massa contoh uji dalam keadaan kering udara
- c. Melakukan pengukuran panjang, lebar dan tebal untuk mengetahui volume dan mencatat pada tabel pengamatan:

Tabel 3.1 Tabel Kerapatan papan partikel

Sampel	Komposisi Serat Batang Pisang (%)	Komposisi Serat Kulit Durian (%)	Kadar Polyester (%)	Massa (gr)	Volume (cm ³)		
					Panjang(cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
A	50	50	16
B	30	70	
C	70	30	

- d. Menganalisis data di atas dengan menggunakan rumus (2.1)
- #### 2. Uji kadar air
- a. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 1 cm
 - b. Menimbang massa contoh uji dalam keadaan kering udara (m_{ku})
 - c. Memasukkan contoh uji ke dalam oven dengan suhu 105°C selama 6 jam
 - d. Menimbang massa contoh uji yang telah dioven
 - e. Mengulangi kegiatan d untuk komposisi bahan selanjutnya dan mencatat hasilnya pada tabel pengamatan.

Tabel 3.2 Tabel Kadar air papan komposit

Sampel	Komposisi Serat Batang Pisang (%)	Komposisi Serat Kulit Durian (%)	Kadar Polyester (%)	m_{ku} (gr)	m_{ko} (gr)
A	50	50	16
B	30	70	
C	70	30	

f. Menganalisis data di atas dengan menggunakan rumus (2.2)

3. Uji daya serap air

- a. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm
- b. Menimbang massa contoh uji sebelum perendaman (m_1)
- c. Merendam contoh uji dengan posisi vertikal 2 cm di bawah permukaan air selama 24 jam
- d. Mengangkat dan meniriskan contoh uji menggunakan tissue hingga tidak ada lagi air yang menetes
- e. Menimbang kembali contoh uji yang telah direndam (m_2) dan mencatat hasilnya pada tabel pengamatan:

Tabel 3.3 Tabel Daya serap air

Sampel	Komposisi Serat Batang Pisang (%)	Komposisi Serat Kulit Durian (%)	Kadar Polyester (%)	m_1 (gr)	m_2 (gr)
A	50	50	16
B	30	70	
C	70	30	

f. Menganalisis data di atas dengan menggunakan rumus (2.3)

4. Uji pengembangan tebal


- a. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 1 cm

- b. Mengukur tebal keempat sisi contoh uji pada kondisi kering udara dan dirata-ratakan (t_1)
- c. Merendam contoh uji dengan air dingin selama 24 jam
- d. Mengukur kembali tebal keempat sisi contoh uji yang telah direndam kemudian dirata-ratakan (t_2) dan mencatat hasilnya pada tabel pengamatan :

Tabel 3.4 Tabel pengembangan tebal papan komposit

Sampel	Komposisi Serat Batang Pisang (%)	Komposisi Serat Kulit Durian (%)	Kadar Polyester (%)	t_1 (mm)	t_2 (mm)
A	50	50	16
B	30	70	
C	70	30	

- e. Menganalisis data di atas dengan menggunakan rumus (2.4)
5. Uji modulus elastisitas / *Modulus of Elasticity* (MOE)
 - a. Menyiapkan contoh uji dengan ukuran 20 cm x 5 cm x 1 cm
 - b. Mengukur dimensi lebar (b) dan tebal (d) contoh uji
 - c. Membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (*Universal testing machine*) dengan jarak hingga 15 cm (L)



Gambar 3.1 Skema Pengujian MOE dan MOR

Keterangan:

P : Beban yang diberikan (kg)

b : Lebar sampel (cm)

d : Tebal sampel (cm)

L : Jarak sangga (cm)

- d. Memberikan beban di tengah-tengah jarak sangga dan pembebanan dilakukan sampai batas titik elastis contoh uji dan mencatat hasil pada tabel pengamatan.

Tabel 3.5 Modulus elastisitas papan komposit

Jarak sangga = 15 cm

Sampel	Komposisi Serat batang pisang (%)	Komposisi Serat Kulit Durian (%)	Kadar Polyester (%)	Selisih Beban (kg)	Defleksi (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
A	50	50	16
B	30	70	
C	70	30	

- e. Menganalisis data di atas dengan menggunakan rumus (2.5)

6. Uji Modulus Patah / *Modulus of Rupture* (MOR)


- a. Melanjutkan pengujian dari uji modulus elastisitas dengan cara dan contoh uji yang sama hingga contoh uji mencapai beban maksimal dan mencatat hasil pada tabel pengamatan

Tabel 3.6 Tabel modulus patah papan komposit

Sampel	Komposisi Serat batang pisang (%)	Komposisi Serat Kulit Durian (%)	Kadar Polyester (%)	Massa Maks (kg)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tebal (cm)
A	50	50	16
B	30	70	
C	70	30	

- b. Menganalisis data di atas dengan menggunakan rumus (2.6)

3.4 Bagan Alir Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum dibagi atas dua tahap yaitu pembuatan atau pencetakan papan komposit dan proses pengujian atau pengambilan data.

4.1 Tahap Pembuatan Papan Komposit

Pembuatan papan komposit pada penelitian ini digunakan tiga jenis bahan yaitu serat batang pisang, serat kulit durian dan polyester resin sebagai perekat. Kulit durian ditumbuk terlebih dahulu dan dipisah-pisahkan lagi dengan tangan agar didapatkan serat-seratnya sedangkan serat batang pisang yang telah kering dipotong-potong dengan ukuran $\pm 0.5-3$ cm agar seratnya kurang lebih seragam. Pada pembuatan papan komposit menggunakan tiga variasi komposisi yaitu serat batang pisang, serat kulit durian dan polyester sebesar (50:50:16)%, (70:30:16)% dan (30:70:16)%. Variasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kualitas dari masing-masing papan komposit. Ukuran papan yang digunakan yaitu panjang (p) 25 cm, lebar (l) 25 cm dan tebal (t) 1 cm. setelah dicetak bahan dimasukkan ke mesin *hotpress* untuk dikempa pada suhu 120°C dan tekanan 25 kg/cm² selama 10 menit kemudian papan yang telah jadi didiamkan selama 14 hari. Setelah itu papan dipotong sesuai dengan ukuran sampel yang akan diujikan.

4.2 Tahap Pengujian Papan Komposit

Pengujian papan komposit meliputi pengujian sifat fisis dan mekanik. Pengujian sifat fisis meliputi pengujian kerapatan, kadar air, daya serap air dan pengembangan tebal. Sedangkan pengujian sifat mekanik meliputi keteguhan lentur

statis/*Modulus of Elasticity* (MOE) dan keteguhan lentur patah/*Modulus of Repture* (MOR).

4.2.1 Uji Sifat Fisik

a. Tahap pengujian nilai kerapatan (*Density*)

Pengujian nilai kerapatan dilakukan dengan mengukur panjang, lebar dan tinggi papan untuk memperoleh nilai volume. Kemudian mengukur massa papan. Setelah itu menghitung nilai kerapatan menggunakan persamaan 2.1. kerapatan adalah perbandingan antara massa dengan volume. Nilai kerapatan ditunjukkan pada table sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel hasil pengukuran pengujian kerapatan


Sampel	Massa (gr)	Volume (cm)		
		Panjang	Lebar	Tinggi
A(D50:P50)	75.435	10.05	10.09	0.898
				0.912
	75.417	10.01	10.09	0.913
				0.916
B(D70:P30)	66.019	10.02	10.45	0.913
				0.91
	65.968	10.45	10.03	0.914
				0.93
C(D30:P70)	72.312	9.995	10.035	0.894
				0.923
	72.28	9.995	10.025	0.913
				0.914

Tabel 4.2 Tabel hasil perhitungan uji kerapatan

Sampel	massa (gr)	Panjang (cm)	Lebar (cm)	Tinggi (cm)	Volume (cm ³)	Kerapatan (gr/cm ³)
A	75.426	10.030	10.090	0.910	92.069	0.819
B	65.994	10.235	10.240	0.917	96..081	0.687
C	72.296	9.995	10.030	0.911	91.328	0.792

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan nilai kerapatan berkisar antara 0.687 gr/cm^3 sampai 0.819 gr/cm^3 . Berikut hasil pengujian kerapatan papan komposit.

Grafik 4.1 Hubungan sampel papan komposit dengan nilai kerapatan



Hasil pengujian tersebut menunjukkan papan komposit sampel B dengan konsentrasi bahan serat (D70:P30)% memiliki nilai kerapatan terendah yaitu 0.687 gr/cm^3 dan papan komposit sampel A dengan konsentrasi bahan serat (D50:P50)% memiliki nilai kerapatan tertinggi yaitu 0.819 gr/cm^3 . Sampel B memiliki nilai kerapatan terendah karena massanya paling kecil yaitu 65,994 gr dan volume paling besar yaitu $96,081 \text{ cm}^3$ sedangkan sampel A memiliki nilai kerapatan terbesar karena memiliki massa yang besar yaitu 75,426 gr. Berdasarkan golongan kerapatan, ketiga sampel termasuk dalam golongan kerapatan sedang menurut Maloney (1993) karena memiliki nilai kerapatan berkisar antara $0,4-0,9 \text{ gr/cm}^3$.

Berdasarkan grafik 4.1 dapat menunjukkan bahwa ketiga sampel memenuhi standar kerapatan yang dipersyaratkan JIS A 5908-2003 yaitu $0,4 \text{ gr/cm}^3$ - $0,9 \text{ gr/cm}^3$. Perbedaan komposisi bahan serta pencampuran saat pembuatan papan dapat berpengaruh pada massa dan volume papan yang dihasilkan sehingga massa yang kecil dan volume yang besar akan menghasilkan nilai kerapatan yang kecil. Sebagaimana menurut Kelly (1997) dalam Johanna dkk (2015) bahwa hal yang mempengaruhi kerapatan adalah banyaknya bahan baku lembaran papan, proses produksi terutama pengempaan, pengeingan bahan baku, kadar perekat dan balan lainnya.

b. Tahap pengujian nilai kadar air


Pengujian kadar air dilakukan dengan menimbang massa sampel uji kemudian di oven dengan suhu 105°C selama 6 jam agar air dalam papan mengalami penguapan. Setelah itu menimbang kembali massa sampel uji yang telah dioven kemudian menghitung nilai kadar air dengan persamaan (2.2). berikut hasil pengujian nilai kadar air papan komposit.

Table 4.3 Hasil pengujian nilai kadar air

Sampel	m_{ku} (gr)	m_{ko} (gr)	\bar{m}_{ku} (gr)	\bar{m}_{ko} (gr)	KA (%)
A(D50:P50)	75.435	67.516	75.426	67.538	11.679
	75.417	67.561			
B(D70:P30)	66.019	59.156	65.993	59.179	11.514
	65.968	59.203			
C(D30:P70)	72.312	64.474	72.296	64.488	12.108

	72.28	64.502		
--	-------	--------	--	--

Grafik 4.2 Hubungan sampel papan komposit dengan nilai kadar air



Hasil pengujian tersebut menunjukkan papan komposit sampel B dengan konsentrasi bahan serat (D70:P30)% memiliki nilai kadar air terendah yaitu 11,514% dan papan komposit sampel C dengan konsentrasi bahan serat (D30:P70)% memiliki nilai kadar air tertinggi yaitu 12,108%. Sampel B memiliki kadar air terkecil karena memiliki massa sebelum dioven yang paling kecil dan volume paling besar di antara sampel A dan C yang relatif sama dan perubahan massa setelah dioven pun lebih kecil. Selain itu sampel B juga memiliki konsentrasi batang pisang yang paling rendah yaitu 30%. Pada sampel A dan C diperoleh kadar air sampel A lebih kecil daripada sampel C karena kerapatannya lebih besar dari pada sampel C. Selain karena kerapatan yang kecil hingga diperoleh kadar air yang lebih besar, sampel C juga mengandung konsentrasi batang pisang yang lebih tinggi yaitu 70%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan semakin besar nilai kerapatan maka semakin kecil kadar air. Ketiga sampel diperoleh kadar air yang

cukup tinggi diduga disebabkan oleh bahan baku mengandung lignoselulosa yang bersifat higroskopis. Haygreen dan Bowyer (1998) menyatakan tingginya nilai kadar air dipengaruhi oleh bahan baku yang mengandung selulosa dan lignin yang bersifat higroskopis yaitu sangat mudah melepas dan menyerap air disekalilingnya. Kadar air juga dipengaruhi oleh kerapatan sebagaimana menurut Bowyer *et al.* (2003) kadar air papan dipengaruhi kadar air bahan baku serta kerapatan, semakin tinggi kerapatan maka kadar air papan semakin kecil.

Pada pengujian kadar air diperoleh nilai berkisar antara 11,514%-12,108%. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sampel memenuhi syarat nilai kadar air yang dipersyaratkan JIS A 5908-2003 yaitu 5-13%. Besar nilai kadar air dipengaruhi jumlah komposisi serat batang pisang pada sampel papan komposit. Semakin banyak konsentrasi serat batang pisang yang ditambahkan maka nilai kadar air juga akan semakin besar.

c. Tahap pengujian nilai daya serap air

Pengujian nilai daya serap air dilakukan dengan menimbang massa sampel uji ukuran 5x5x1 cm kemudian merendamnya pada posisi vertical 2 cm dibawah permukaan air selama 24 jam. Setelah itu menimbang kembali sampel uji yang telah direndam lalu menghitung nilai daya serap air menggunakan persamaan


2.3. Hasil pengujian nilai daya serap air adalah sebagai berikut

Table 4.4 Tabel hasil pengujian nilai daya serap air

Sampel	m_1 (gr)	m_2 (gr)	\bar{m}_1 (gr)	\bar{m}_2 (gr)	WA (%)
A(D50:P50)	17.478	56.584	17.478	56.109	221.0264
	17.478	55.634			
B(D70:P30)	20.493	60.253	20.492	59.51	190.406
	20.491	58.767			

C(D30:P70)	19.632	62.423	20.0615	62.143	209.7625
	20.491	61.863			

Grafik 4.3 Hubungan sampel papan komposit dengan nilai daya serap air



Nilai daya serap air yang dihasilkan berisar antara 190,41%-221,03%. Nilai daya serap air terbesar diperoleh pada sampel A dengan konsentrasi bahan (D50:P50)% dan daya serap air terendah diperoleh pada sampel B dengan konsentrasi serat bahan (D70:P30)%. Pada sampel B dan C memiliki massa sebelum direndam yang relatif sama yaitu 20,49 gr dan 20,06 gr sehingga lebih mudah membandingkan antara keduanya. Daya serap air sampel C lebih besar karena konsentrasi serat batang pisangnya lebih banyak yaitu 70% dimana batang pisang dapat lebih banyak menyerap dan menyimpan air dibanding serat kulit durian. Daya serap air tidak distandardkan JIS A 5908-2003 namun hal ini sangat penting untuk mengetahui ketahanan papan komposit ketika berinteraksi dengan air apalagi ketika papan komposit akan diproduksi untuk kegunaan eksterior yang dapat berhubungan langsung dengan cuaca.

Pada pengujian daya serap air diperoleh nilai berkisar antara 190,91%-221,03%. Daya serap air ketiga sampel cukup besar karena bahan baku yang digunakan adalah bahan serat bukan kayu sebagaimana Luthfi dan Fauzi (2009) menyatakan penggunaan bahan baku papan komposit bukan dari kayu maka diperoleh daya serap air yang tinggi. Jumlah konsentrasi serat batang pisang mempengaruhi nilai daya serap air. Semakin banyak konsentrasi serat batang pisang maka nilai daya serap air juga semakin besar walau pada grafik 4.3 tidak dapat dilihat kenaikan persen perubahan nilainya seiring penambahan serat batang pisang. Hal ini terjadi karena massa awal dari ketiga sampel sebelum perendaman tidak seragam namun jika dilihat dari perubahan massa setelah perendaman maka dapat disimpulkan bahwa serat batang pisang yang banyak akan memperbesar nilai daya serap air.

d. Tahap pengujian nilai pengembangan tebal


Pengujian nilai pengembangan tebal dilakukan dengan mengukur ketebalan sampel kemudian direndam dengan posisi horizontal selama 24 jam. Setelah itu tebal sampel diukur kembali setelah direndam lalu menghitung nilai pengembangan tebal. Berikut hasil pengujian nilai pengembangan tebal.

Table 4.5 Tabel pengujian nilai pengembangan tebal

Sampel	t_1 (cm)	t_2 (cm)	\bar{t}_1 (cm)	\bar{t}_2 (cm)	PT (%)
A(D50:P50)	0.917	2.740	0.996	2.692	170.284
	1.041	2.705			
	1.030	2.630			
B(D70:P30)	1.038	2.200	1.038	2.183	110.273
	1.032	2.175			
	1.045	2.175			
C(D30:P70)	1.022	2.020	1.024	2.037	98.829

	1.020	2.050			
	1.031	2.040			

Grafik 4.4 Hubungan sampel papan komposit dengan ,nilai pengembangan tebal.



Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai pengembangan tebal berkisar antara 98,829%-170,248%. Pada sampel A dengan konsentrasi serat (D50:P50)% diperoleh nilai pengembangan tebal tertinggi sebesar 170,248% karena memiliki daya serap air yang paling besar juga massa dan tebal sebelum perendaman yang paling rendah. Nilai pengembangan tebal terkecil yaitu 98,829% pada sampel C namun tidak jauh beda dengan nilai pengembangan tebal sampel B yaitu 110,273%. Pengembangan tebal berhubungan dengan daya serap dan bahan penyusun papan komposit. Riyadi (2004) dalam Muldatulnia (2016) menyatakan semakin besar daya serap air maka pengembangan tebal juga bisa semakin besar karena penyerapan air pada bahan dapat merubah ukuran dimensi papan komposit. Pengembangan tebal yang tidak stabil sesuai dengan daya penyerapan air disebabkan karena proses pencampuran bahan pada pembuatan papan yang tidak


merata sehingga berpengaruh juga pada massa tiap potongan sampel. Tidak seragamnya massa dan ketebalan sampel uji juga mempengaruhi ketidakstabilan nilai pengembangan tebal yang dihasilkan. Berdasarkan grafik 4.4 dapat dilihat bahwa pada pengujian nilai pengembangan tebal diperoleh nilai berkisar antara 108,916%-170,208%. Ketiga sampel tidak memenuhi standar nilai pengembangan tebal yang dipersyaratkan JIS A 5908-2003 yaitu maksimal 12%.

4.2.2 Uji Sifat Mekanik

a. Tahap pengujian nilai keteguhan lentur statis/*Modulus of Elasticity* (MOE)

Pengujian MOE dilakukan dengan mengukur lebar dan tebal sampel uji papan komposit kemudian meletakkan pada mesin uji universal (*universal testing machine*) dengan jarak sangga 15 cm (L) lalu memberikan beban ditengah-tengah jarak sangga dengan kelipatan 0,5 kg, 1,0 kg, 1,5 kg dan seterusnya bersamaan dengan membaca penunjukan jarum pada alat pengukur defleksi sampai mencapai batas elastis papan komposit. Setelah diperoleh selisih beban dengan defleksi kemudian menghitung nilai MOE dengan persamaan 2.5.

Grafik 4.5 Hubungan papan komposit dengan nilai MOE



Berdasarkan hasil pengujian sifat mekanik papan komposit yaitu uji kuat lentur (MOE) diperoleh nilai MOE terendah yaitu 2490,02 kgf/cm² pada sampel uji C dengan konsentrasi komposisi bahan (D30:P70)% dan nilai MOE tertinggi yaitu 3827,97 kgf/cm² pada sampel uji B dengan komposisi bahan (D70:P30)%. Pemberian beban pada pengujian dapat dilihat sampel B dapat menahan beban sampai batas elastisitas sebesar 9,3 kg dengan defleksi paling kecil yaitu 9,81 cm sehingga dapat disimpulkan sampel B lebih kuat dari sampel A dan C. Hal ini juga berhubungan dengan sifat fisis papan seperti kadar air. Semakin rendah kadar air maka unsur-unsur penyusun semakin kaku.


Papan komposit sampel C memiliki nilai MOE terendah dilihat pada saat pengujian nilai defleksinya paling besar yaitu 10,74 cm pada beban yang paling ringan diantara kedua sampel lainnya yaitu 7,1 kg. selain itu, nilai MOE sampel C yang rendah terjadi karena dipengaruhi oleh kadar air yang tinggi sehingga tingkat kekakuannya kecil.

Dari grafik 4.5 dapat pula dilihat bahwa pada pengujian keteguhan lentur statis (MOE) diperoleh nilai berkisar antara 2490,02 kgf/cm²-3827,97 kgf/cm². Ketiga sampel tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan JIS A 5908-2003 yaitu minimal 20000 kgf/cm². Sekalipun nilai MOE yang dihasilkan belum memenuhi standart namun hasil yang diperoleh lebih baik dari penelitian Muldatulnia (2016) dimana nilai MOE maksimalnya yaitu 3448,37 kgf/cm². Pada grafik 4.5 dapat dilihat bahwa penambahan jumlah serat kulit durian berpengaruh pada nilai MOE. Semakin banyak konsentrasi serat kulit durian maka nilai MOE juga semakin besar.

b. Tahap pengujian nilai keteguhan lentur patah/Modulus of Repture (MOR)

Pengujian MOR dilakukan dengan melanjutkan pengujian MOE dengan sampel uji yang sama sampai patah lalu mencatat hasil pengamatan dan menghitung nilai MOR dengan persamaan 2.6. Hasil pengujian nilai MOR dapat dilihat pada grafik 4.6

Grafik 4.6 Hubungan sampel papan komposit dengan nilai MOR



Berdasarkan data hasil pengujian diperoleh nilai MOR berkisar antara 37,42 kgf/cm²-48.65 kgf/cm² dimana nilai MOR paling rendah adalah sampel C(D30:P70) dan nilai MOR paling tinggi terdapat pada sampel uji A(D50:50). Nilai MOR sampel A memiliki nilai yang paling tinggi karena dilihat dari nilai kerapatan yang juga paling besar sehingga dapat dikatakan bahwa peningkatan nilai kerapatan diimbangi dengan meningkatnya nilai MOR. Pada sampel B dan C dapat dilihat sampel B diperoleh nilai MOR lebih besar karena memiliki komposisi serat kulit durian yang lebih besar dan kadar air yang kecil. Tingginya kadar air dapat memperlemah kekakuan dan ikatan bahan penyusunnya sehingga nilai MOR sampel C lebih yang diperoleh paling rendah karena nilai kadar airnya lebih tinggi.

Pada pengujian keteguhan lentur patah (MOR) diperoleh nilai berkisar antara 37,42 kgf/cm²-48,64 kgf/cm². Ketiga sampel tidak memenuhi standar MOR yang dipersyaratkan JIS A 5908-2003 yaitu minimal 80 kgf/cm². Penambahan jumlah serat kulit durian berpengaruh pada besar nilai MOR. Semakin banyak serat kulit durian maka nilai MOR semakin besar namun pada grafik 5.6 konsentrasi D70:P30 memiliki nilai MOE lebih kecil dari sampel A dikarenakan tidak seragamnya ukuran tebal dan lebar setiap sampel. Ukuran lebar dan tebal sampel B lebih besar sehingga nilai MOR yang diperoleh lebih kecil tetapi jika dilihat dari perubahan defleksi saat beban maksimum maka sampel B lebih kuat karena dapat menahan beban yang lebih besar bahkan sama dengan sampel A namun defleksi yang dihasilkan lebih kecil.

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh pada semua parameter pengujian, maka pada tabel di bawah ini ditunjukkan hasil penelitian secara umum.

Table 4.6 Perbandingan hasil penelitian dengan standard JIS A 5908-2003

No	Parameter Pengujian	Hasil Penelitian	Standar JIS A 5908-2003	Keterangan
1	Kerapatan (gr/cm ³)	0,687-0,819	0,4-0,9	Memenuhi standar
2	Kadar air (%)	11,514-12,108	5-13	Memenuhi standar
3	Daya serap air (%)	190,41-221,03	belum ditentukan	-
4	Pengembangan tebal (%)	98,829-170,248	maksimal 12	Tidak memenuhi standar
5	MOE (kgf/cm ²)	2490,02-3827,97	Minimal 20000	Tidak memenuhi standar
6	MOR (kgf/cm ²)	37,42-48,65	Minima 80	Tidak memenuhi standar

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Nilai kerapatan yang diperoleh pada penelitian ini berkisar antara 0,687 gr/cm³-0,819 gr/cm³, nilai kadar air papan yang dihasilkan berkisar antara 11,514%-12,108%, nilai daya serap air yang diperoleh berkisar antara 190,41%-221,03% dan nilai pengembangan tebal yang diperoleh berkisar antara 108,916%-170,206%. Sedangkan sifat mekanik meliputi pengujian modulus elastisitas (MOE) dan modulus patah (MOR). Nilai MOE yang diperoleh berkisar antara 2490,02 kgf/cm²-3827,97 kgf/cm² dan untuk MOR diperoleh nilai 37,42 kgf/cm²-48,64 kgf/cm². Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian sifat fisis kerapatan dan kadar air memenuhi standar yang dipersyaratkan JIS A 5908-2003. nilai daya serap air belum dipersyaratkan oleh JIS A 5908-2003, sedangkan nilai pengembangan tebal, sifat mekanik MOE dan MOR belum memenuhi standar. dan pada nilai daya serap air belum dipersyaratkan oleh JIS A 5908-2003.

5.2 Saran

Saran yang bisa peneliti sampaikan untuk peneliti selanjutnya bisa menggunakan bahan baku yang berbeda atau perekat yang berbeda dan divariasikan jumlah perekatnya jika melakukan perbandingan variasi komposisi serat sehingga dapat membandingkan dengan hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- [JIS] Japanese Industrial Standard. 2003. Japanese Standar Association Particleboard. Japan: JIS A 5908-2003.
- Archila, Mayang, dkk. 2017. *Kualitas Papan Komposit Limbah Kulit Batang Sagu (Metroxylon Sp) dan Plastik Polipropilena Berdasarkan Jumlah Lapisan Penyusun*. Pontianak: Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura. Jurnal Tengawang (2017)Vol. 7 (1) : 46 – 56.
- Bowyer JL, Shmulsky R, Haygreen JG. 2003. *Forest Prod and Wood Sci*. United Satets of America: Blackwell.
- Burmawi, dkk. 2014. *Analisa Sifat Mekanik Material Komposit Serat Kulit Durian Matriks Polimer*. Padang : 1Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta.
- Departemen Agama RI. 1996. *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha putra.
- Desi, Sri Nurahmani. 2016. *Uji Kualitas Material Papan Komposit Bahan dari Serbuk Kayu dan Kertas Dengan Perekat Limbah Plastik*. [skripsi]. Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar.
- Djalal M. 1981. *Pengaruh Orientasi Partikel dan Kadar Perekat Terhadap Sifat-Sifat Flakeboard Dari Kayu Albazzia Dan Getah Perca* [tesis]. Pasca Sarjana IPB Bogor.
- Febrianto, Fauzi, dkk. 2016. *Sifat Fisis dan Mekanis Papan Partikel Bambu Betung dengan Perlakuan Perendaman Asam Asetat*. Bogor: IPB Bogor. J. Ilmu Teknol. Kayu Tropis Vol.14 No.1 Januari 2016.
- Glan A., 2009. *Adhesives and Adhesion*, CHEM. NZ, No 71, pp. 17-27
- Hakim, Luthfi dan Fauzi Febrianto. 2005. *Karakteristlk Fisis Papan Komposit Dari Serat Batang Pisanc (Musa sp) dengan Perlakuan Alkali*. Bogor: Fakultas Kehutanan. IPB Bogor. Peronema Forestry Science Journal Vol.1, No.1, April 2005, ISSN 1829 634.
- Handayani, Arnis. 2016. *Uji Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit dari Campuran Serat Bambu dan Serbuk Gergaji Dengan Perekat Polyester Resin*. [skripsi]. Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar.
- Haygreen JG, Bowyer JL. 1996. *Hasil Hutan dan Ilmu Kayu*. Suatu Pengantar. Hadikusumo SA, penerjemah; Prawirohatmodjo S, editor. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Terjemahan dari: Forest Product and Wood Science, and Introduction.

- Katsir, Ibnu. 2009. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Khotimah, khusnul, dkk. 2014. *Komposit Serat Batang Pisang (SBP) – Epoksi Sebagai Bahan Penyerap Bunyi*. Mataram: Program Pascasarjana. Universitas Mataram. Vol. 2, No. 4, Oktober 2014.
- Kusumaningrum, Ira dan Askan Malik. 2017. *Pemanfaatan Serat Kulit Durian Khas Kecamatan Wonosalam Jombang sebagai Bahan Pengganti Serbuk Kayu pada Pembuatan Hardboard*. Jombang: Jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Darul Ulum Jombang. Jurnal @Trisula LP2M Undar edisi 5 Vol. 1 Agustus 2017 ISSN. 2442-3238, e-ISSN. 2527-5364
- Kusumastuti, A., 2009. *Aplikasi Serat Sisal sebagai Komposit Polimer*. Jurusan Teknologi Jasadn Produksi, Universitas Negeri Semarang, Jurnal Kompetensi Teknik Vol. 1, No. 1, November 2009 27.
- Lestari S, Kartika IA. 2012. *Pembuatan Papan Partikel dari Ampas Biji Jarak Pagar Pada Berbagai Kondisi Proses*. JAII. 1(1): 11-17.
- Lisnawati. 2000. *Biologi Serat Abaca dan Musa sp Lain Berdasarkan Sifat fisis ffinja dan Kelayakan untuk Bahan Baku Pulp dan Paper*. Skripsi FMIPA IPB. Bogor. Tidak Dipublikasikan.
- Malau, Johanna Christina, dkk. 2015. *Kualitas Papan Partikel Batang Pisang Barangan Berdasarkan Variasi Kadar Perekat Phenol Formaldehida*. Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Muldatulnia. 2016. *Uji Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit dari Campuran Jerami Padi dan Serat Sabut Kelapa Menggunakan Perekat Polyester*. [skripsi]. Fakultas Sains dan Teknologi. UIN Alauddin Makassar.
- Nopriantina, Noni dan Astuti. 2013. *Pengaruh Ketebalan Serat Pelepah Pisang Kepok (Musa paradisiaca) terhadap Sifat Mekanik Material Komposit Poliester-Serat Alam*. Padang: Jurusan Fisika FMIPA Universitas Andalas. Jurnal Fisika Unand Vol. 2, No. 3, Juli 2013 ISSN 2302-8491.
- Pease, 1994) Pease D A, 1994. *Panels : Product, Aplications and Production Trends*. USA : Miller Freeman.
- Perdana, Ricky Aditya. 2018. *Komposit Serat Bambu dengan Variasi Jenis Matriks sebagai Material Alternatif Peredam Suara*. [skripsi]. Yogyakarta: Jurusan Teknik Mesin. Fakultas Saintek. Universitas Sanata Dharma.
- Pratiwi, Dara Fegi. 2015. *Pembuatan Papan Partikel dari Bambu dengan Perekat Resin Damar*. Bogor: Fakultas teknologi Pertanian. IPB Bogor.

- Putra E. 2011. *Kualitas Papan Partikel Batang Bawah, Batang Atas dan Cabang Kayu Jabon (Anthocephalus cadamba Miq.)* [skripsi]. Fakultas Kehutanan IPB Bogor.
- Rahman, H. 2006. *Pembuatan Pulp dari Batang Pisang Uter (Musa paradisiacal Linn. Var uter) Pascapanen dengan Proses Soda.* [Skripsi]. Fakultas Kehutanan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rossidy, Imron. 2008. *Fenomena Flora dan Fauna dalam Perspektif Al-Qur'an.* Malang: UIN Malang Press.
- Rowell, R.M. 1998. *The State of Art and Future Development of Bio-Based Composite Science and Technology Toward the 21" Century.* Dalam *Proceeding of the Fourth Pacific Rim Bio-Com posite Symposium.* November 2-5. Bogor.
- Sahara. 2016. *Pengantar Fisika material.* Makassar: Syhadah.
- Suciyanti, Henny, dkk. 2015. *Evaluasi Nutrisi Limbah Kulit Durian (Durio zibethinus) yang Difermentasi Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) pada Masa Inkubasi yang Berbeda.* Bengkulu: Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. *Jurnal Sain Peternakan Indonesia* Vol. 10 No 2 Juli-Desember 2015.
- Suherti, dkk. 2014. *Sifat Fisik dan Mekanik Papan Partikel dari Kulit Durian (Durio Sp) dengan Konsentrasi Urea Formaldehid yang Berbeda.* Pontianak: Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura.
- Supraptiningsih. 2012. *Pengaruh Serbuk Serat Batang Pisang Sebagai Filler Terhadap Sifat Mekanis Komposit PVC – CaCo3.* Yogyakarta: Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik. Vol.28 No.2 Desember Tahun 2012 : 79-87.
- Yunita, Devi dan Alimin mahyudin. 2017. *Pengaruh Persentase Serat Bambu terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Papan Beton Ringan.* Padang: Jurusan Fisika FMIPA Universitas Andalas. *Jurnal Fisika Unand* Vol. 6, No. 4, Oktober 2017 ISSN 2302-849.

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a light green emblem. It features a central shield with a yellow star containing the year '1965'. The shield is surrounded by stylized arches and geometric shapes.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN 1

HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Penentuan bahan yang digunakan

Ukuran papan, panjang (25 cm) lebar (25 cm) tebal (1 cm) = 625 cm³

Kerapatan target = 0,7 g/cm³

$$\text{Massa total bahan} = \frac{\text{volume}}{\text{kerapatan}} = \frac{625}{0,7} = 437,5\text{gr}$$

Massa bahan tiap konsentrasi:

$$30\% = \frac{30}{100} \times 437,25 = 131,25\text{gr}$$

$$50\% = \frac{50}{100} \times 437,75 = 218,75\text{gr}$$

$$70\% = \frac{70}{100} \times 437,25 = 306,25\text{gr}$$

Massa perekat:

$$16\% = \frac{16}{100} \times 437,25 = 70\text{gr}$$

%			gram		
Durian	Pisang	Perekat	Durian	Pisang	Perekat
50	50	16	218.75	218.75	70
30	70	16	131.25	306.25	70
70	30	16	306.25	131.25	70
Jumlah			656.25	656.25	210

A. Data hasil penelitian

D50= Serat kulit durian 50%

D70= Serat kulit durian 70%

D30= Serat kulit durian 30%

P50= Serat batang pisang 50%

P30= Serat batang pisang 30%

P70= Serat batang pisang 70%

1. Sifat fisis

a. Nilai kerapatan

Sampel	Massa (gr)	Volume (cm)		
		Panjang	Lebar	Tinggi
A(D50:P50)	75.435	10.05	10.09	0.898
				0.912
	75.417	10.01	10.09	0.913
				0.916
B(D70:P30)	66.019	10.02	10.45	0.913
				0.91
	65.968	10.45	10.03	0.914
				0.93
C(D30:P70)	72.312	9.995	10.035	0.894
				0.923
	72.28	9.995	10.025	0.913
				0.914

b. Nilai kadar air

Sampel	Mku (gr)	Mko (gr)
A(D50:P50)	75.435	67.516
	75.417	67.561
B(D70:P30)	66.019	59.156
	65.968	59.203
C(D30:P70)	72.312	64.474
	72.28	64.502

c. Nilai daya serap air

Sampel	M1(gr)	M2 (gr)
A(D50:P50)	17.478	56.584
	17.478	55.634
B(D70:P30)	20.493	60.253
	20.491	58.767
C(D30:P70)	19.632	62.423
	20.491	61.863

d. Nilai pengembangan tebal

Sampel	T1 (cm)	T2 (cm)
A(D50:P50)	0.917	2.74
	1.041	2.705
	1.03	2.63
		2.69
B(D70:P30)	1.038	2.2
	1.032	2.175
	1.045	2.175
		2.155
C(D30:P70)	1.022	2.02
	1.02	2.05
	1.031	2.04
		2.45

2. Sifat mekanik (uji MOE dan MOR)


Sampel	Lebar (mm)	Tebal (cm)
A(D50:P50)	51,33	9,25
	51,43	9,17
	51,12	9,20
B(D70:P30)	51,35	9,26
	51,34	9,,13
	51,45	9,42
C(D30:P70)	51,21	9,26
	51,13	9,10
	51,09	9,28

Data dari alat UTM (*universal testing machine*)

Beban (Kg)	Defleksi (mm)		
	A(D50:P50)	B(D70:P30)	C(D30:70)
0.5	0.73	0.96	0.66
1.0	1.21	1.2	1.14
1.5	1.58	1.46	1.45
2.0	2.1	1.69	1.83
2.5	2.38	2.01	2.23
3.0	2.74	2.22	2.62
3.5	3.1	2.48	3.09
4.0	3.51	2.75	3.57

4.5	3.94	3.01	4.14
5.0	4.43	3.3	4.79
5.5	4.93	3.6	5.54
6.0	5.43	3.93	6.54
6.5	6.14	4.33	7.95
7.0	6.88	4.75	10.74
7.5	7.75	5.22	
8.0	8.77	5.82	
8.5	10.13	6.57	
9.0	11.88	7.92	





LAMPIRAN II

ANALISIS DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Sifat fisis

D50= serat kulit durian 50%

D70= serat kulit durian 70%

D30= serat kulit durian 30%

P50= serat batang pisang 50%

P30= serat batang pisang 30%

P70= serat batang pisang 70%

a. Kerapatan

$$\rho_A = \frac{m}{v} = \frac{75.426}{(10.030)(10.090)(0.910)} = \frac{75.426}{92.069} = 0.819 \text{ gr/cm}^3$$

Sampel	Massa (gr)	Volume (cm ³)			Kerapatan (gr/cm ³)
		Panjang	Lebar	Tinggi	
A	75.426	10.030	10.090	0.910	0.819
B	65.994	10.235	10.240	0.917	0.687
C	72.296	9.995	10.030	0.911	0.792

b. Kadar air

$$KA_A = \frac{(m_{ku} - m_{mo})}{m_{ko}} \times 100\%$$

$$KA_A = \frac{(75.426 - 67.539)}{67.539} \times 100\%$$

$$KA_A = 11.679\%$$

Sampel	ΔM_{ku} (gr)	Δm_{ko} (gr)	KA (%)
A(D50:P50)	75.426	67.539	11.679
B(D70:P30)	65.994	59.180	11.514
C(D30:P70)	72.296	64.488	12.108

c. Daya serap air

$$WA_A = \frac{(m_2 - m_1)}{m_1} \times 100\%$$

$$WA_A = \frac{(56.11 - 17.48)}{17.48} \times 100\%$$

$$WA_A = 221.03\%$$

Sampel	$\Delta M1$ (gr)	$\Delta M2$ (gr)	WA(%)
A(D50:P50)	17.48	56.11	221.03
B(D70:P30)	20.49	59.51	190.41
C(D30:P70)	20.06	62.14	209.76

d. Pengembangan tebal

$$TB = \frac{(t_2 - t_1)}{t_1} \times 100\%$$

$$TB = \frac{(2.691 - 0.996)}{0.996} \times 100\%$$

$$TB = 170.206\%$$

Sampel	$\Delta t1$ (cm)	$\Delta t2$ (cm)	TB (%)
A(D50:P50)	0.996	2.691	170.206
B(D70:P30)	1.038	2.176	109.591
C(D30:P70)	1.024	2.140	108.916

B. Sifat mekanik

a. Modulus of Elastisitas (MOE)

$$MOE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Ybd^3}$$

$$MOE = 12.312 \frac{15^3}{4(5.13)(0.92)^3}$$

$$MOE = 12.312 \frac{3375}{15.98}$$

$$MOE = 12.312 \times 211.202$$

$$MOE = 2595.22 \text{ kgf/cm}^2$$

b. Modulus of Repture (MOE)

$$\text{MOR} = \frac{3PL}{2bd^2}$$

$$\text{MOR} = \frac{3(9.40)(15)}{2(5.13)(0.92)^2}$$

$$\text{MOR} = \frac{423}{8.684} = 48.65 \text{kgf/cm}^2$$

Keterangan:

ΔP : Beban yang diberikan (kgf)

ΔY : Perubahan defleksi terhadap beban (cm)

P : Beban maksimum (kgf)

L : Jarak sangga (cm)


d : Tebal sampel (cm)

b : Lebar sampel (cm)

Grafik hubungan antara perubahan beban dan perubahan defleksi $\Delta P/\Delta Y$


1. Sampel uji A(D50:P50)%

Defleksi (mm)	Defleksi (cm)	Beban (kg)
0.73	0.073	0.5
1.20	0.12	1.0
1.58	0.158	1.5
2.10	0.21	2.0
2.38	0.238	2.5
2.74	0.274	3.0
3.10	0.31	3.5
3.51	0.351	4.0
3.94	0.394	4.5
4.43	0.443	5.0
4.93	0.493	5.5




2. Sampel uji B(D70:P30)%

Defleksi (mm)	Defleksi (cm)	Beban (kg)
1.20	0.120	1.0
1.46	0.146	1.5
1.69	0.169	2.0
2.01	0.201	2.5
2.22	0.222	3.0
2.48	0.248	3.5
2.75	0.275	4.0
3.01	0.301	4.5
3.30	0.330	5.0
3.60	0.360	5.5
3.93	0.393	6.0



3. Sampel uji C(D30:P70)%

Defleksi (mm)	Defleksi (cm)	Beban (kg)
0.66	0.066	0.5
1.14	0.114	1.0
1.45	0.145	1.5
1.83	0.183	2.0
2.23	0.223	2.5
2.62	0.262	3.0
3.09	0.309	3.5
3.57	0.357	4.0
4.14	0.414	4.5



Kode Sampel	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	d rata2 (cm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	b rata2 (cm)	delta P/ delta D (kg/cm)	P maks (kgf)	MoE (kg/cm ²)	MoR (kg/cm ²)
A	9.25	9.17	9.2	0.92	51.33	51.43	51.12	5.13	12.312	9.40	2595.22	48.65
B	9.26	9.13	9.42	0.93	51.35	51.34	51.45	5.14	18.5690	9.40	3827.97	47.90
C	9.26	9.1	9.28	0.92	51.21	51.13	51.09	5.11	11.804	7.22	2490.02	37.42

Keterangan:

A : Komposisi sampel (D50:P50)%

B : Komposisi sampel (D70:P30)%

C : Komposisi sampel (D30:P70)%

d : Tebal (cm)


b : Lebar (cm)

ΔP : Perubahan beban (kg)

ΔY :Perubahan defleksi (cm)

MoE : Modulus Elastisitas (kgf/cm²)

MoR : Modulus patah (kgf/cm²)



The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a large, light green watermark in the background. It features a stylized archway (mihrab) with a central shield containing the year '1000'. Below the archway is a stylized book or open book.

LAMPIRAN III

JADWAL PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Jadwal Kegiatan

Tabel : Kegiatan pelaksanaan penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan												Tempat
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Studi Literatur	■	■	■	■	■	■	■						Makassar
2	Pemantapan rencana kegiatan			■										Makassar
	survey lapangan				■	■								Lab. Pemanfaatan dan pengolahan limbah hasil hutan
	persiapan bahan	■	■	■	■	■								Majene
	pembuatan papan/pengambilan sampel/pengujian sampel					■	■							Lokasi
	Pengolahan data dan interpretasi						■							Lab. Optik
	Penyusunan laporan akhir						■	■						Lab. Optik



LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. PENYIAPAN SERAT BAHAN

Gambar	Keterangan
	Gambar 1. Penumbukan kulit durian
	Gambar 2. Penumbukan serat kulit durian



Gambar 3.
Pembersihan serat
kulit durian



Gambar 4.
Pemotongan serat
batang pisang



Gambar 5.
Mengeringkan serat
batang pisang



Gambar 6.
Pengeringan serat
kulit durian

B. ALAT PEMBUATAN PAPAN PARTIKEL



Gambar 7. Plat seng



Gambar 9. Aluminium foil



Gambar 11. Wadah pencampuran



Gambar 13. Gelas plastik



Gambar 14. Pengaduk perekat



Gambar 8. Cetakan 25 cm x 25 cm



Gambar 10. Stik ukuran 1 cm



Gambar 12. Neraca analitik dan wadah timbangan



Gambar 15. Hotpress

C. Alat pengujian papan komposit



Gambar 16. Mesin UTM



Gambar 18. Mistar



Gambar 20. Jangka sorong



Gambar 17. Micrometer digital



Gambar 19. Timbangan digital



Gambar 21. Mikrometer sekrup



Gambar 22. Oven listrik

D. Bahan papan partikel



Gambar 23. Serat batang pisang



Gambar 24. Serat kulit durian



Gambar 25. Polyester resin



Gambar 26. Katalis

E. Proses pembuatan papan komposit



Gambar 27. Penimbangan bahan baku



Gambar 29. Pencampuran bahan



Gambar 31. Pengepresan



Gambar 28. Penimbangan perekat



Gambar 30. Pencetakan sampel



Gambar 32. Mengeluarkan sampel



Gambar 33. Pemotongan sampel

F. Pengujian sampel

1. uji kerapatan



Gambar 34. Penimbangan massa sampel



Gambar 35 . Pengukuran variabel

2. Uji kadar air



Gambar 36. Penimbangan massa awal



Gambar 37. Pengovenan



Gambar 38. Penimbangan massa akhir

3. Uji daya serap air



Gambar 39. Penimbangan massa awal



Gambar 40. Perendaman sampel



Gambar 41. Pemasaran sampel



Gambar 42. Penimbangan massa akhir

4. Uji pengembangan tebal



Gambar 43. Pengukuran tebal awal



Gambar 44. Perendaman sampel



Gambar 45. Pemerasan sampel



Gambar 46. Pengukuran tebal akhir

5. Pengujian sifat mekanik



Gambar 47. Pengukuran dimensi sampel



Gambar 48. Pengujian nilai
MOE dan MOR

G. Dokumentasi lainnya





LAMPIRAN V
PERSURATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS KEHUTANAN
LABORATORIUM PENGOLAHAN DAN PEMANFAATAN HASIL HUTAN
 Komplek Tambora, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90247
 Tlp. (0411) 389592, 505947, Fax. (0411) 389592 E-Mail : labotam@unhas.ac.id
 Website : <http://unhas.ac.id/fakultas>

Telah terima dari :

Nama : Nurwahida (60400115039)

Uang sejumlah Rp. 525.000 (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk biaya penelitian dengan rincian sebagai berikut:

No	Parameter	Jumlah Sampel	Biaya/Sampel (Rp)	Biaya (Rp)
1	Pembuatan Papar	3	50000	150000
2	Pemotongan Papar	3	25000	75000
3	MCE dan MOR	3	100000	300000
Total biaya				525000

Makassar, 24 Juni 2019

Yang Menerima,

(Heru Arisandi, ST)

NIP. 197910202008011013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1075 TAHUN 2019
TENTANG**

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF

JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif - NURWAHIDA, NIM: 60400115038
Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Belanja Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama No. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
6. Peraturan Menteri Agama No. Nomor 22 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 1999 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pembentukan Yurisdiksi dan Penetapan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan.
8. Keputusan Menteri Keuangan No.530/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar (baik Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pelaksanaan Budget Layanan Umum (BLU)).
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2018 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua	: Dr. H. Wasilah, S.T., M.T.
Sekretaris	: Nurman Najib, S.Ag., M.M.
Pengji 1	: Dr. Hasyim Haddada, M.Ag.
Pengji 2	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Pengji 3	: Sa'adah, S.Si., M.Sc.
Palaksana	: Ariestya Susanti, S.Kn.

2. Panitia bertugas melaksanakan perencanaan administratif dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh tahapan kegiatan ujian berakhir
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini baik dibuat dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 18 Mei 2019



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
Nip. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1667 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Peringatan NURWAJIDA, MM 60403115039, tertanggal 22 Juli 2019, untuk melaksanakan sebagai hasil.
- Menimbang : Siswa usruk pelaksanaan dari keterangan seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia ujian kualifikasi dan peninjauan skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Peraturan tentang tata laksana Majelis Agama Nomor 2 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atau Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama.
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 281 Tahun 1992 dan Nomor 202.8 Tahun 1998 tentang Pembelian Surat dan Penodelegasian Berwenang Merandatangani Surat Keputusan.
8. Keputusan Menteri Keuangan No.300/Sl/2008 tentang penempatan UIN Alauddin Makassar pada Dept. Agama sebagai instansi Pemerintah yang melaksanakan Pendidikan Islam (Departemen RI).
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Skripsi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Panitia : Menunjuk Dewan Pengasah Semangat Hasil-jurusan Rikku Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar-mengingat komposisi

Ketua	: Ihsan, S.Pd., M.Si
Sejabat	: Hidayat, S.Pd., M.Pd
Pembimbing 1	: Sahari, S.Si, M.Sc., Ph.D.
Pembimbing 2	: Sri Zuhairi, S.Si, M.Sc.
Pengaji 1	: Muhammad, S.Si, M.Sc.
Pengaji 2	: Dr. Husaini Haidar, M.Ag.
Pelaksana	: Fathul Fuzman, S.Si

Ketara : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, mendeskripsikan, memeriksa, memeriksa, memeriksa, memeriksa materi, metode, bahasa dan format skripsi mahasiswa yang akan diujikan.
2. Skripsi yang akan diujikan seminar draft/hasil penelitian dibawakan kepada pimpinan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
Apabila diperlukan dan diminta diadakan pertemuan dalam surat keputusan ini akan dibarengi dengan undangan dibagikan kepada mahasiswa.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahuinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di : Makassar
Pada tanggal : 22 Juli 2019



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 196910051990031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin, No. 53 Telp: 844924 | Fax 844923
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Paminggir Pisang-Gowa Telp. 1800342
Psk1 | 8418179 Fax (0411) 8221400

Nomor: ~~777~~ Un.6/FST/PP.00.9/04/2019

Makassar, 05 Juni 2019

Sifat: Penting

Lamp: -

Kel: Izin Penelitian
Uruf Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Kepala Laboratorium Optik Jurusan Fisika
Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Di:
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang terdapat namanya di bawah ini:

Nama	: Nurwanida
NIM	: 400113038
Semester	: V (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Sahana, S.Si, M.Sc., Ph.D 2. Sri Zelviani, S.Si, M.Sc.

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul "Uji Sifat Fisik dan Mekanik Papan Komposit Dari Campuran Serat Sabang Pisang Dan Serat Kulit Durian Menggunakan Resin Polyster"

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kerahmatan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberikan Izin Penelitian di "Laboratorium Optik Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar"

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerahmatannya kami ucapkan terima kasih

Wassalam
Dekran

W. Prof. Dr. N. Arifuddin, M.Ag
Nip. 19691205 198303 1 001

Lampiran:

1. Kartu Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Amp



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus 1: Jl. Sultan Alauddin, No.83 Telp: 844924 | Fax 844923
Kampus 2: Jl. H. M. Yasin Limba, No.36, Rongga Pasang, Gowa Telp: 100040
0411847879 Fax 0411 8221400

Nomor: **JW4/Un.4/PST/PP.00.9/03/2019**

Makassar, **15** Maret 2019

Sifat: **Penting**

Samp:

Hal: **lain Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi**

Kepada Yth:
Kepala Laboratorium Teknologi Kehutanan Jurusan Teknik Kehutanan
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar

D-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang
tersebut namanya di bawah ini:

Nama	Muhammad
NIM	60400113029
Sekeloa	VII (Depam)
Fakultas	Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	Fiska
Pembimbing	1. Sahara, S.S., M.Sc., Ph.D 2. Dr. Zekiani, S.Si., M.Sc.

Bermaksud melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul "Uji Sifat
Fisik dan Mekanik Papir Komposit Dasi Campuran Serat Batang Pisang Dan Serat Kulit
Durian Menggunakan Perekat Polyester"

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kerahya kepada mahasiswa yang
bersangkutan akan an untuk Penelitian di "Laboratorium Teknologi Kehutanan
Jurusan Teknik Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar
(UNHAS) Makassar"

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerendahanya kami ucapkan terima kasih



Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19681205 199303 1 001

Sembutan:

1. Ketua Jurusan Peta, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arap



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Nurwahida, biasa dipanggil wahida atau ida. Kelahiran Lemo, Sulawesi Barat pada tanggal 04 September 1998. Berjenis kelamin perempuan, anak pertama dari delapan bersaudara yaitu Nurul Azmi, Sri wahyuni, M. Afiq Mushawir, Wafiq Azizah, Muhammad Faiz, Muhammad Izzul Haq dan Salsabila Nadhifa, dari pasangan suami istri Haider dan Hasnawati. Kedua orang tua penulis berasal dari Desa Maliaya Kec. Malunda Kab. Majene Sulawesi Barat.

Penulis memulai bangku sekolah pada umur lima tahun di SDN 11 Inpres Maliaya dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan sekolah SMP di SMPN 03 Malunda dan lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan SMA di MAN 01 Majene dan lulus pada tahun 2015.

Tahun 2015, penulis melanjutkan pendidikan di bangku kuliah dengan mengambil jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R