

**POTENSI KULIT UDANG JERBUNG (*Fenneropenaeus merguensis* de Man)
SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN GELATIN MENGGUNAKAN
PELARUT ASAM SULFAT (H₂SO₄)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SARI RAHMAWATI

NIM: 60500115053

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2019

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sari Rahmawati
NIM : 60500115053
Tempat/Tgl. Lahir : Maramba/15 Agustus 1997
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Romang Polong-Gowa
Judul : Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin Menggunakan Pelarut Asam Sulfat (H_2SO_4).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 18 November 2019

Penyusun



Sari Rahmawati
NIM:60500115053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin Menggunakan Pelarut Asam Sulfat (H_2SO_4) yang disusun oleh Sari Rahmawati, Nim : 60500115053 Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan 21 Rabi'ul awwal 1441 H dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia.

Samata, 18 November 2019 M
21 Rabi'ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Sekretaris	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji I	: Dra. St. Chadijah, S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. M. Tahir Maloko, M.Hi	(.....)
Pembimbing I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Firmanelty, S.Si., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 197114022000031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga skripsi penelitian dengan judul “Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin menggunakan Pelarut Asam Sulfat (H_2SO_4)” dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan perhatian, doa serta dukungan moril maupun material. Sehingga penulis bisa menempuh pendidikan sampai saat ini dan juga kepada kedua saudara dan keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Firnanelty, S.Si., M.Si selaku pembimbing II atas kesabaran, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku Ketua Jurusan Kimia dan Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku Sekertaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku penguji 1 dan Bapak Dr. H.M. Thahir Maloko, M.Hi selaku penguji 2.
5. Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh laboran Jurusan Kimia terkhusus untuk Kak Ismawati, S.Si dan Bapak Awaluddin, M.Si yang membantu menyelesaikan penelitian ini.
7. Rekan penelitian Andi Imas Cahyani yang menemani berjuang bersama menyelesaikan penelitian ini serta teman-teman kimia angkatan 2015 atas seluruh bantuannya dari semester awal hingga semester akhir.
8. Ucapan terimakasih kepada PT. Bogatama Marinusa (BOMAR) Makassar yang telah memberikan sampel untuk penelitian ini serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua para pembaca untuk menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi penelitian ini.

Samata- Gowa, 10 November 2019

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sari
Sari Rahmawati

NIM:60500115053

ALA UDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-20
A. Udang Jerbung (<i>Fenaeus merguiensis</i> de Man)	8
B. Protein	9
C. Kolagen	10
D. Gelatin	11
E. Metode Ekstraksi	15
G. <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR)	16
F. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)	18

BAB III METODE PENELITIAN	21-25
A. Waktu dan Tempat Penelitian	21
B. Alat dan Bahan	21
C. Prosedur Kerja	22
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26-42
A. Hasil Penelitian	26-28
B. Pembahasan	29-42
BAB V PENUTUP	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44-47
LAMPIRAN	48-63
RIWAYAT HIDUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Gelatin Tipe A dan Tipe B	14
Tabel 2.2 Standar Mutu Gelatin Berdasarkan SNI dan <i>British Standard</i>	14
Tabel 2.3 Daerah Spektroskopi Inframerah	17
Tabel 2.4 Hasil Analisis FTIR Gelatin Komersial dan Gelatin Tulang Ikan Lele ...	18
Tabel 4.1 Rendemen Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	26
Tabel 4.2 Kadar Air Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	26
Tabel 4.3 Kadar Abu Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	27
Tabel 4.4 Nilai pH Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	27
Tabel 4.5 Viskositas Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	27
Tabel 4.6 Kekuatan Gel Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	28
Tabel 4.7 Kandungan Logam Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	28
Tabel 4.8 Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Udang Jerbung (<i>Fenneropenaeus merguensis de Man</i>)	9
Gambar 2.2 Reaksi Pembentukan Gelatin	11
Gambar 2.3 Struktur Kimia Gelatin	11
Gambar 2.4 <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR)	17
Gambar 2.5 Analisis FTIR Gelatin Komersial dan Gelatin Tulang Ikan Lele	18
Gambar 2.6 <i>Spektrofotometri Serapan Atom</i> (SSA)	19
Gambar 4.1 Rendemen Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	31
Gambar 4.2 Kadar Air Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	32
Gambar 4.3 Kadar Abu Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	33
Gambar 4.4 Nilai pH Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	34
Gambar 4.5 Viskositas Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	35
Gambar 4.6 Kekuatan Gel Gelatin dari Kulit Udang Jerbung	36
Gambar 4.7 Analisis FTIR Gelatin dari Kulit Udang Jerbung + H ₂ SO ₄ 1%	41
Gambar 4.8 Analisis FTIR Gelatin dari Kulit Udang Jerbung + H ₂ SO ₄ 3%.....	41
Gambar 4.9 Analisis FTIR Gelatin dari Kulit Udang Jerbung+ H ₂ SO ₄ 6%.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 Skema Umum Penelitian	48
Lampiran 2 Analisis Data	49
Lampiran 3 Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Menggunakan FTIR.....	58
Lampiran 4 Hasil Analisis Kandungan Logam pada Gelatin dengan SSA	61
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian	63



ABSTRAK

Nama : Sari Rahmawati

NIM : 60500115053

Judul : Potensi Kulit Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) Sebagai Bahan Dasar Pembuatan Gelatin Menggunakan Pelarut Asam Sulfat (H_2SO_4)

Gelatin adalah salah satu derivat protein yang dihasilkan melalui hidrolisis kolagen. Ekstraksi gelatin terbagi menjadi 2 tipe yaitu tipe asam dan tipe basa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik gelatin yang dibuat dari kulit udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) menggunakan pelarut asam sulfat (H_2SO_4) 1%, 3% dan 6%. Hasil analisis karakteristik fisik gelatin dalam penelitian ini sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1995. Adapun analisis karakteristik fisik gelatin tersebut yaitu: analisis kadar air, kadar abu, nilai pH, viskositas, kekuatan gel serta kandungan logam pada gelatin. Analisis karakteristik gugus fungsi gelatin menggunakan FTIR dengan masing-masing konsentrasi 1%, 3% dan 6% secara berturut-turut menunjukkan bilangan gelombang yaitu $340,36\text{ cm}^{-1}$, $3408,22\text{ cm}^{-1}$ dan $3406,29\text{ cm}^{-1}$ (O-H dan N-H), $2960,73\text{ cm}^{-1}$, $2962,66\text{ cm}^{-1}$ dan $2929,87\text{ cm}^{-1}$ (C-H), $1654,92\text{ cm}^{-1}$, $1624,04\text{ cm}^{-1}$ dan $1624,06\text{ cm}^{-1}$ (C=O), $1517,98\text{ cm}^{-1}$, $1539,20\text{ cm}^{-1}$ dan $1541,12\text{ cm}^{-1}$ (N-H), $1126,43\text{ cm}^{-1}$, $1138,00\text{ cm}^{-1}$ dan $1010,70\text{ cm}^{-1}$ (C-O). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kulit udang Jerbung berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan gelatin.

Kata Kunci: *Gelatin, Kulit Udang Jerbung, FTIR*

ABSTRACT

Nama : Sari Rahmawati

NIM : 60500115053

Judul : The potential Of The Skin Of Jerbung Shrimp (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) As a Basic Ingredient In Making Gelatin Using Sulfuric Acid (H₂SO₄)

Gelatin is one of the protein derivatives produced through collagen hydrolysis. Gelatin extraction is divided into 2 types namely acid type and base type. The purpose of this study was to determine the characteristics of gelatin made from the skin of Jerbung shrimp (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) using sulfuric acid (H₂SO₄) 1%, 3% and 6% solvents. The results of the analysis of the physical characteristics of gelatin in this study have met the Indonesian National Standard (SNI) 1995. The analysis of physical characteristics of the gelatin are analysis of water content, ash content, pH value, viscosity, gel strength and metal content in gelatin. Analysis of the characteristics of gelatin functional groups using FTIR with concentrations of 1%, 3% and 6% respectively showed wave numbers namely 340,36 cm⁻¹, 3408,22 cm⁻¹ and 3406,29 cm⁻¹ (O-H and N-H), 2960,73 cm⁻¹, 2962,66 cm⁻¹ and 2929.87 cm⁻¹ (C-H), 1654,92 cm⁻¹, 1624,04 cm⁻¹ and 1624,06 cm⁻¹ (C=O), 1517,98 cm⁻¹, 1539,20 cm⁻¹ and 1541,12 cm⁻¹ (N-H), 1126,43 cm⁻¹, 1138,00 cm⁻¹ and 1010,70 cm⁻¹ (C-O). From the results of the study showed that the Jerbung shrimp shell has the potential as a basis for making gelatin.

Keywords: *Gelatin, Jerbung Shrimp Skin, FTIR*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan gelatin di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2005 penggunaan gelatin mencapai 596.933 kg. Penggunaan gelatin semakin meningkat pesat di tahun 2006 yaitu 1.094.145 kg dan di tahun 2007 mencapai 2.115.741 kg. Kebutuhan gelatin tersebut sekitar 90% masih diperoleh dari luar negeri. Beberapa gelatin yang diperoleh dari luar negeri masih diragukan kehalalannya karena masih menggunakan bahan baku yang berasal dari kulit babi yang diharamkan hukumnya bagi umat Islam (Said, dkk., 2011: 190-191). Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Ma'idah ayat/5:3, tentang larangan umat Islam untuk mengonsumsi daging babi yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ...

Terjemahnya:

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya...” (Kementerian Agama RI: 2012).

Menurut Quraish, Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Allah swt. berfirman bahwa diharamkan oleh Allah bahkan siapa pun atas kamu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sah, juga darah yang mengalir sehingga tidak termasuk hati dan jantung, daging babi yakni seluruh tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya, demikian juga daging hewan apapun yang disembelih atas nama selain Allah dalam rangka ibadah atau menolak mudharat yang diduga dapat tercapai dengan menyembelihnya dan diharamkan juga yang mati karena tercekik dengan cara

atau alat apapun, disengaja maupun tidak. Demikian juga yang dipukul, yang jatuh, yang ditaduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali jika binatang-binatang halal yang mengalami apa yang disebut di atas belum sepenuhnya mati sehingga sempat kamu menyembelihnya (Shihab, 2002: 18).

Pada ayat tersebut telah dijelaskan bahwa daging babi diharamkan hukumnya bagi umat Islam untuk dikonsumsi, maka dari itu sangat perlu dilakukan pengembangan pembuatan gelatin dengan menggunakan bahan atau sumber lain yang halal. Mengingat kebutuhan akan gelatin semakin meningkat, seperti pada penelitian ini pembuatan gelatin dari kulit udang Jerbung dan gelatin ini halal digunakan bagi umat Islam.

Menurut (Rachmania, dkk., 2013: 19 dan Wicaksono, dkk., 2017: 1), bahwa salah satu sumber gelatin banyak dihasilkan dari kulit hewan seperti kulit babi, kulit kambing, kulit kuda, kulit sapi dan kulit ikan karena pada kulit banyak mengandung kolagen. Gelatin sering digunakan di berbagai produk, salah satunya dimanfaatkan pada produk kecantikan, produk pangan dan pembuatan kapsul pada bidang farmasi (Ismeri, dkk., 2009 dalam Ramadani, 2014: 20-21). Salah satu sumber kulit yang dapat digunakan serta halal penggunaannya dalam pembuatan gelatin yaitu kulit udang Jerbung.

Udang Jerbung banyak ditemukan di perairan Indonesia dan udang ini juga mudah beradaptasi terhadap lingkungan baru, sehingga udang ini banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Udang Jerbung memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi sehingga udang ini sering di ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Cina dan Korea (Pratiwi, 2008: 15-16). Udang mengandung protein yang cukup tinggi sekitar 30-40%. Selain itu, udang juga mengandung vitamin A, B1, fosfor serta zat kapur.

Udang Jerbung salah satu jenis udang yang disukai di kalangan masyarakat karena udang jenis ini memiliki cita rasa yang lezat dan memiliki tekstur daging yang lembut (Sulistiyono, dkk., 2005: 1). Udang Jerbung banyak dihidangkan di rumah makan khususnya di rumah makan *Sea food* (Kusrini, 2011: 49). Dalam pengolahan udang tersebut akan menghasilkan limbah udang, salah satunya yaitu limbah kulit udang (Hanafi, dkk., 2000: 17).

Di Indonesia limbah kulit udang belum dikembangkan dengan maksimal, karena limbah kulit udang ini hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, bahan pembuatan kerupuk udang, pembuatan terasi, pembuatan tepung dari kulit udang, pembuatan kitosan, kitin dan glukosamin. Dalam kulit udang masih mengandung protein sehingga kulit udang ini berpotensi dikembangkan dalam pembuatan gelatin (Hanafi, dkk., 2000: 17).

Gelatin dapat diperoleh dengan memutus ikatan kolagen menggunakan larutan asam maupun basa sehingga akan dihasilkan gelatin (Ismeri, dkk., 2009 dalam Ramadani, 2014: 20-21). Metode pembuatan gelatin terbagi menjadi dua jenis yaitu secara asam dan secara basa. Perbedaan dari kedua metode ini yaitu terletak pada penggunaan larutan dalam proses perendaman sampel. Penggunaan larutan asam dapat menguraikan kolagen (*triple heliks*) sehingga akan dihasilkan rantai tunggal sedangkan penggunaan larutan basa hanya dapat membentuk rantai ganda (Tazwir, dkk., 2007: 36).

Penggunaan larutan asam yang sangat kuat menyebabkan struktur pembentuk kolagen yaitu peptida-peptida asam amino mengalami denaturasi yang lebih lanjut

sehingga menyebabkan komponen penyusun kolagen ikut terbuang pada saat proses pencucian. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sifat gelatin diantaranya larutan yang digunakan untuk proses perendaman. Salah satu keuntungan menggunakan larutan asam pada proses perendaman yaitu waktu yang dibutuhkan relatif singkat serta menghasilkan rendemen yang lebih banyak dibandingkan menggunakan larutan basa (Siregar, dkk., 2015: 173).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Yenti, dkk., (2015: 118), tentang adanya pengaruh jenis pelarut terhadap kualitas gelatin. Dalam penelitian tersebut menggunakan tiga jenis pelarut yaitu asam klorida (HCl), asam fosfat (H_3PO_4) dan asam asetat (CH_3COOH). Ketiga jenis pelarut tersebut masing-masing memberikan hasil yang berbeda. Pelarut asam klorida (HCl) menghasilkan rendemen sebesar 2,67%, viskositas 41,3849 cP, kekuatan gel 0,667 N dan kadar air 5,7154%. Pelarut asam fosfat (H_3PO_4) menghasilkan rendemen sebesar 2,20%, viskositas 37,8509 cP, kekuatan gel 0,700 N dan kadar air 5,7129% sedangkan pelarut asam asetat (CH_3COOH) menghasilkan rendemen sebesar 3,51%, viskositas 41,9073 cP, kekuatan gel 1,467 N dan kadar air 6,3199%. Hasil analisis karakteristik gelatin tersebut menunjukkan adanya pengaruh jenis pelarut yang digunakan terhadap kualitas gelatin.

Pada penelitian ini digunakan asam sulfat (H_2SO_4) sebagai larutan perendam. Kelebihan asam sulfat adalah memiliki kekuatan ionisasi asam yang kuat, sehingga asam ini lebih mudah bereaksi dengan komponen-komponen yang terkandung dalam kulit. (Gumilar, dkk., 2010: 2). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dari kulit dari udang Jerbung yang banyak dijumpai di perairan Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode asam yaitu asam sulfat (H_2SO_4) dengan berbagai

konsentrasi yaitu 1%, 3% dan 6%, dengan tujuan untuk mengetahui konsentrasi asam sulfat (H_2SO_4) yang optimum sebagai penghasil gelatin. Analisis karakteristik gelatin menggunakan *Fourier Transform Infra Red* (FTIR) untuk mengetahui gugus fungsi dari gelatin.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah karakteristik gelatin yang dibuat dari kulit udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) menggunakan pelarut asam sulfat (H_2SO_4)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik gelatin yang dibuat dari kulit udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) menggunakan pelarut asam sulfat (H_2SO_4).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan potensi kulit udang Jerbung sehingga memiliki nilai ekonomis.
2. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang potensi dari kulit udang Jerbung yang dapat dimanfaatkan sebagai penghasil gelatin yang halal.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man)

Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) atau udang putih adalah salah satu jenis udang laut yang memiliki ciri-ciri fisik yaitu badannya berwarna putih kekuningan, berwarna merah pada kaki dan ujung ekor, merah tua bergaris-garis pada antennulanya, memiliki gigi rostrum sebanyak 5-8 pada bagian atas dan 2-5 pada bagian bawah serta ada juga udang jerbung yang memiliki 6-7 gigi rostrum pada bagian atas dan 4-5 pada bagian bawah (Kusrini, 2011: 49). Menurut (Jacob, dkk., 2008: 82), komposisi kimia udang mengandung kadar abu (bk) 5,41%, kadar lemak (bk) 6,57%, kadar protein (bk) 87,90% dan kadar air (bb) 76,55%.

Menurut Kusrini (2011: 49), klasifikasi udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man) dapat dilihat dibawah ini serta gambar udang Jerbung dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Filum : Arthropoda
Kelas : Crustacea
Sub kelas : Malacostraca
Seri : Eumalacostraca
Super ordo : Eucarida
Ordo : Decapopoda
Sub ordo : Natantia
Seksi : Penaeidae
Famili : Penaeinae
Genus : Penaeus, Fabricius

Spesies : *Fenneropenaeus merguensis* de Man



Gambar 2.1 Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* de Man)
(Sumber: Kusrini, 2011: 51)

Udang mengandung senyawa aktif yang mempunyai manfaat bagi manusia. Senyawa aktif tersebut mempunyai fungsi penting bagi kesehatan, pertumbuhan serta perkembangan bagi tubuh manusia (Nggingak, dkk., 2013: 129). Adapun senyawa aktif tersebut yaitu lipid, kitosan, mineral, karatenoid protein dan asam lemak seperti omega 3 dan 6 (Trung, dkk., 2012: 194). Kulit udang mengandung protein sekitar 20%, kalsium karbonat (CaCO_3) sekitar 40-50% dan kitin sekitar 15-20% (Hanafi, dkk., 2000: 17). Dalam kulit udang juga mengandung senyawa astaksantin (Zhao, dkk., 2011: 905). Salah satu komponen utama untuk menghasilkan gelatin yaitu kandungan protein yang tinggi sehingga kulit udang berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan gelatin. Selain itu, kulit udang juga termasuk salah satu sumber yang halal digunakan dalam pembuatan gelatin. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Maidah/5:96, tentang binatang laut seperti udang yang halal untuk dikonsumsi yang berbunyi:

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَّعًا لَكُمْ

Terjemahnya:

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu...” (Kementerian Agama RI: 2012).

Menurut Quraish, Shihab dalam tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa dihalalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut juga sungai dan danau atau tambak yang berasal dari laut seperti ikan, udang atau apapun yang hidup di sana dan tidak dapat hidup di darat walau telah mati dan mengapung adalah makanan lezat bagi kamu (Shihab, 2002: 250).

Allah menciptakan alam semesta beserta semua isinya untuk kepentingan semua makhluk hidup. Allah menciptakan segala sesuatu di bumi tidak dengan sia-sia tetapi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah mempunyai manfaat masing-masing. Salah satu contohnya yaitu limbah kulit udang Jerbung. Limbah kulit udang J dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan gelatin. Sebagaimana diketahui bahwa Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, sebagaimana dijelaskan dalam QS ali Imran/3:190-191, yang berbunyi:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾
 الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ... ﴿١٩١﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka..." (Kementerian Agama RI: 2012).

Menurut Allamah, Kamal Faqih Imani dalam tafsir Nurul Quran, Allah swt. berfirman bahwa barang siapa mengingat Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Para pemilik pengetahuan adalah mereka yang mengingat Allah dan merenung.

Dunia penciptaan ini tidak dihadirkan dengan sia-sia walaupun kita tidak menyadari semua rahasiannya” (Imani, 2003: 429-430).

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa penciptaan langit dan bumi yang Allah ciptakan di bumi tidaklah dengan sia-sia. Sama seperti dalam penelitian ini pemanfaatan limbah kulit udang Jerbung sebagai bahan dasar pembuatan gelatin.

B. Protein

Protein merupakan makromolekul yang tersusun dari bahan dasar asam amino. Asam amino yang menyusun protein ada 20 macam. Protein terdapat dalam sistem hidup semua organisme baik yang berada pada tingkat rendah maupun organisme tingkat tinggi. Protein mempunyai fungsi utama yang kompleks di dalam semua proses biologi. Protein berfungsi sebagai katalisator, sebagai pengangkut dan penyimpan molekul lain seperti oksigen, mendukung secara mekanis sistem kekebalan tubuh, menghasilkan pergerakan tubuh, sebagai transmittor gerakan syaraf dan mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan. Analisa elementer protein menghasilkan unsur-unsur C, H, N dan O dan sering juga S. Disamping itu beberapa protein juga mengandung unsur-unsur lain, terutama P, Fe, Zi dan Cu (Katili, 2009: 19).

Kolagen, elastin, keratin, albumin, musin dan globulin merupakan protein yang terdapat pada kulit. Protein yang dapat larut pada larutan garam (NaCl) yaitu globulin, albumin dan musin. Ada juga protein yang tidak dapat larut dalam pelarut organik maupun dalam air yaitu keratin, kolagen dan elastin, sedangkan protein yang dapat diubah menjadi gelatin yaitu protein kolagen (Suhenny, dkk., 2015: 1).

C. Kolagen


Kolagen adalah kelompok protein tidak larut dalam air dan termasuk salah satu protein yang menyusun tubuh manusia sekitar 30%. Kolagen mempunyai fungsi di dalam tubuh yaitu sebagai struktur pembentuk tulang, kulit, sendi, otot dan gigi (Alhana, dkk., 2015: 150). Kolagen adalah komponen utama yang terdapat dalam kulit, tendon, gigi, tulang dan tulang rawan. Kolagen salah satu material yang memiliki struktur berbentuk serat. Jenis protein ini banyak ditemukan pada hewan vertebrata hampir 1/3 protein yang berada dalam tubuh hewan vertebrata adalah kolagen (Katili, 2009: 20).

Molekul kolagen terdiri dari ± 20 jenis asam amino yang mempunyai bentuk berbeda-beda tergantung dari jenis bahan bakunya. Kolagen tersusun dari 3 asam amino utama yaitu asam amino prolin, hidroksiprolin dan glisin. Tropokolagen merupakan molekul dasar dari pembentuk kolagen yang memiliki ciri-ciri strukturnya berbentuk batang, memiliki berat molekul 30.000 serta memiliki 3 rantai polipeptida yang mempunyai panjang yang sama dan rantai-rantai tersebut merupakan pembentuk struktur heliks (Miskah, dkk., 2010: 2).

Tropokolagen akan mengalami denaturasi apabila dipanaskan atau diberi perlakuan asam, basa, potassium permanganat dan urea. Apabila serabut kolagen dipanaskan pada suhu di atas penyusutannya maka serabut kolagen akan mengalami penyusutan (T_s). Molekul triple heliks akan mengalami pemecahan struktur yang lebih panjang apabila dipanaskan di atas suhu penyusutannya ($T > T_s$) misalnya pada suhu 65°C - 70°C . Pemecahan struktur akan membentuk lilitan acak, yang mana lilitan

tersebut larut di dalam air atau biasa disebut dengan gelatin (Miskah, dkk., 2010: 2).

Mekanisme reaksinya dapat dilihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut:




Gambar 2. 2 Reaksi Pembentukan Gelatin
(Sumber: Miwada dan Simpen, 2012: 8)

D. Gelatin

Gelatin artinya pembekuan yang berasal dari bahasa latin yaitu dari kata gelatus. Gelatin juga termasuk suatu jenis protein yang dihasilkan melalui proses pemecahan senyawa kimia melalui penambahan air. Gelatin pada air panas mudah larut sedangkan apabila didinginkan dapat membentuk gel. Gelatin memiliki sifat berdasarkan penyusun asam aminonya. Gelatin mempunyai berat molekul yaitu berkisar 20,000 g/mol hingga 250,000 g/mol dan termasuk suatu polipeptida (Suryani, dkk., 2009: 1).

Gelatin merupakan salah satu polipeptida yang mudah larut, yang bersumber dari kolagen. Material yang dapat disintesis menjadi gelatin yaitu berasal dari kulit, jaringan ikat hewan (*ligament*) dan tulang. Untuk memperoleh gelatin dapat dilakukan dengan metode asam maupun basa serta dilakukan pemanasan sehingga struktur fibrosa pada kolagen dapat terpecah dan menghasilkan gelatin (Wicaksono, dkk.,

2017: 1). Adapun struktur gelatin dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.3 Struktur Kimia Gelatin

(Sumber: Miskah, dkk., 2010: 2)

Gelatin terdiri atas 18 asam amino yang mengikat satu sama lain, diantaranya asam glutamat, asam aspartat, valin, serin, lisin, triosin, histidin, glisin, arginin, leusin, isoleusin, hidroksiprolin, fenilalanin, hidroksilin, alanin, metionin dan prolin. Gelatin mempunyai struktur asam amino triplet peptida yang terdiri dari glisin X dan Y, yang mana X merupakan asam amino prolin sedangkan Y merupakan asam amino hidroksiprolin. Gelatin juga termasuk rantai lurus asam amino yang berulang yang terdiri dari asam amino prolin-glisin-prolin dan prolin-glisin-hidroksiprolin yang dapat membentuk suatu rangkaian polipeptida (Suryani, dkk., 2009: 1).

Tahapan produksi gelatin juga dapat mempengaruhi kualitas gelatin yang akan dihasilkan. Oleh sebab itu, dalam tahapan/proses pembuatan gelatin harus dilakukan dengan baik dan teliti. Pada proses *swelling* umumnya digunakan larutan asam maupun basa. Sifat gelatin juga dapat dipengaruhi oleh konsentrasi dan jenis larutan yang digunakan (Sompie, dkk., 2015: 793).

Berdasarkan proses pengolahannya, gelatin dibedakan menjadi 2 jenis yaitu sebagai berikut:

1. Proses asam (tipe A)

Gelatin dengan proses asam lebih banyak digunakan untuk sampel yang berasal dari kulit. Gelatin jenis tipe ini biasanya menggunakan asam klorida (HCl), asam sulfat (H_2SO_4), asam fosfat (H_3PO_4) dan asam asetat (CH_3COOH). Proses pembuatan gelatin menggunakan proses asam ini mempunyai beberapa tahapan yaitu diantaranya tahap pembersihan sampel, pengecilan ukuran sampel, penghilangan lemak pada sampel, perendaman sampel menggunakan larutan asam, pengaturan nilai pH 5-6 pada sampel serta dilakukan proses ekstraksi melalui perebusan dan

dilanjutkan dengan pengeringan (Ulfah, 2011: 162). Salah satu keuntungan dari proses pembuatan gelatin menggunakan asam yaitu memerlukan biaya yang relatif murah dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan sampel atau bahan dasar relatif cepat (Sompie, dkk., 2015: 793).

2. Proses basa/alkali (tipe B)

Gelatin dengan proses basa/alkali umumnya digunakan untuk jenis sampel atau bahan dasar yang berasal dari kulit keras atau tulang hewan. Jenis larutan basa yang biasa digunakan untuk hidrolisis ini yaitu natrium hidroksida (NaOH). Proses produksi gelatin menggunakan basa prosesnya hampir sama dengan proses pembuatan gelatin menggunakan asam, hanya saja pada proses menggunakan basa/alkali setelah proses penghilangan lemak kemudian dilakukan proses demineralisasi menggunakan larutan asam selanjutnya dilakukan proses liming. Pada proses produksi gelatin menggunakan basa/alkali dilakukan dengan cara merendam sampel menggunakan natrium hidroksida (NaOH) yang menyebabkan kolagen terhidrolisis menjadi gelatin (Ulfah, 2011: 162).

Perendaman sampel menggunakan larutan asam ataupun basa berfungsi agar kolagen dapat terhidrolisis sehingga pada saat proses ekstraksi menggunakan air panas kolagen dapat larut dengan cepat. Hal ini disebabkan karena terbukanya struktur kolagen yang diakibatkan oleh adanya pelepasan ikatan yang terdapat pada molekul protein (Ulfah, 2011: 162). Kandungan protein dalam gelatin sangat banyak tetapi memiliki kandungan kadar lemaknya yang rendah. Gelatin yang mengandung protein berkisar 84-86% dengan kadar air sekitar 8-12%, mineral sekitar 2-4% serta kandungan lemak yang sangat kecil atau tidak ada termasuk ke dalam jenis gelatin kering (Hastuti dan Iriane, 2007: 41).

Menurut GMIA (2012: 12), perbedaan karakteristik antara gelatin tipe A (proses asam) dan gelatin tipe B (proses basa/alkali dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Karakteristik Gelatin Tipe A dan Gelatin Tipe B

No	Karakteristik	Tipe A	Tipe B
1.	Titik isoelektrik	7-9	4,7-5,4
2.	Kekuatan gel	50-300	50-300
3.	Ph	3,8-5,5	5-7,5
4.	Kadar abu	0,3-2	0,5-2
5.	Viskositas	15-75	20-75

(Sumber: GMIA, 2012: 12).

Gelatin banyak digunakan diberbagai bidang salah satunya pada bidang industri pangan dimanfaatkan pada industri daging, pembuatan es krim, produk susu, produk *low fat food supplement* dan produk jeli sedangkan dibidang non pangan dimanfaatkan sebagai pengikat tablet dan pembuatan kapsul pada bidang farmasi serta digunakan pada bidang fotografi (Rachmania, dkk., 2013: 19). Standar mutu gelatin yang baik dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Standar Mutu Gelatin Berdasarkan SNI Tahun 1995 dan British Standar Tahun 1975

No	Karakteristik	SNI No. 06-3735 Tahun 1995	British Standar 757 Tahun 1975
1.	Warna	Tidak berwarna, kadang kuning pucat	Kuning pucat
2.	Bau dan rasa	Normal	-
3.	Kadar air	Maksimum 3,25%	-
4.	Kadar abu	Maksimum 16%	-
5.	pH	-	4,5-6,5
6.	Viskositas	-	15-70 mps atau 1,5-7 cP
7.	Kekuatan gel	-	50-300 bloom
8.	Logam berat	Maksimum 50 mg/kg	-
9.	Tembaga	Maksimum 30 mg/kg	-
10.	Arsen	Maksimum 2 mg/kg	-
11.	Seng	Maksimum 1000 mg/kg	-

(Sumber: Amiruldin, 2007: 14).

E. Metode Ekstraksi

Ekstraksi merupakan salah satu proses pemisahan komponen dari suatu cairan maupun padatan dengan menggunakan pelarut. Pemisahan dapat terjadi berdasarkan kemampuan larut dari setiap komponen yang terdapat dalam larutan. Ekstraksi pelarut atau biasa disebut dengan ekstraksi air adalah suatu metode pengambilan atau pemisahan komponen/zat terlarut yang terdapat dalam larutan dengan bantuan pelarut lain (organik). Adapun prinsip kerjanya yaitu pemisahannya didasarkan pada perbedaan kelarutan (Chadijah, 2014: 102).

Ekstraksi adalah salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan gelatin. Pada proses ini kolagen akan mengalami denaturasi sehingga akan dihasilkan gelatin dengan menambahkan senyawa pemutus ikatan hidrogen pada suhu rendah atau suhu kamar. Proses ekstraksi juga bisa dilakukan menggunakan air panas, pada tahap ini akan terjadi denaturasi, kelarutan gelatin serta terjadinya peningkatan hidrolisis. Waktu yang dibutuhkan selama ekstraksi yaitu sekitar 4-8 jam dengan suhu sekitar 55-100⁰C kemudian setelah didapatkan ekstrak bersih selanjutnya dilakukan proses pengeringan untuk menghilangkan kadar air yang terkandung pada ekstrak (Amiruldin, 2007: 18).

Salah satu jenis pelarut yang dapat digunakan dalam pembuatan gelatin yaitu asam sulfat (H₂SO₄). Asam sulfat berupa zat cair yang kental dan menyerupai minyak, bersifat higroskopis, tidak berwarna, dalam larutan air memiliki sifat asam kuat, bersifat oksidator pada keadaan pekat dan memiliki sifat mampu mengikat air. memiliki titik didih yaitu 315-338⁰C dan memiliki titik leleh yaitu 10⁰C. Asam sulfat

banyak digunakan secara luas misalnya digunakan dalam industri pupuk, rayon, cat, bahan peledak dan dapat digunakan diberbagai produk lainnya serta digunakan dalam proses pemurnian minyak bumi (Mulyono, 2006: 45).

Pelarut yang digunakan untuk menghidrolisis gelatin dalam penelitian ini menggunakan pelarut asam sulfat. Menurut Majelis Ulama Indonesia, jika ditinjau dari segi kehalalannya asam sulfat ini merupakan salah satu pelarut yang halal digunakan sebagai pelarut, karena pada skala produksi komersial, bahan ini diperoleh secara sintetik dengan cara mereaksikan bahan-bahan kimia yang berasal dari petrokimia. Menurut Imam al-Zuhri dan Imam al-Auzay berpendapat bahwa benda cair dihukumi sama dengan hukum air:

مَذْهُبُهُمَا أَنَّ حُكْمَ الْمَانِعِ مِثْلُ حُكْمِ الْمَاءِ فِيهِ أَنَّهُ لَا يُنْجَسُ إِلَّا إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ فَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَهُوَ طَاهِرٌ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ

Menurut Imam al-Zuhri dan al-Auzay menyatakan bahwa hukum benda cair sama dengan hukum air, yaitu ia tidak berubah menjadi najis kecuali jika berubah sebab adanya najis. Jika tidak berubah maka ia tetap dalam kondisi suci. Ini juga pendapat Ibn'Abbas dan Ibn Mas'ud.

F. *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

Fourier Transform Infra Red (FTIR) adalah salah satu alat instrumen yang berfungsi untuk mengidentifikasi gugus-gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Prinsip dasar dari spektroskopi ini berdasarkan vibrasi atom yang terdapat pada suatu molekul. Spektrum atau puncak yang dihasilkan akan melewati sinar inframerah yang terdapat pada sampel. Selanjutnya dilakukan penentuan fraksi pada molekul yang akan menyerap sinar pada panjang gelombang tertentu (Syafiqoh, 2014: 18). Bilangan gelombang radiasi dari spektroskopi inframerah yaitu berkisar $1280-10\text{ cm}^{-1}$

sedangkan panjang gelombangnya yaitu berkisar 0,78-1000 μm . Spektroskopi inframerah dikelompokkan menjadi 3 jenis daerah inframerah yaitu dapat dilihat pada Tabel 2. 3 dibawah ini (Kusumastuti, 2011: 10).

Tabel 2.3 Daerah Spektroskopi Inframerah

Daerah	Panjang Gelombang (μm)	Bilangan Gelombang (cm^{-1})
Dekat	0,78-2,5	12800-4000
Menengah	2,5-50	4000-200
Jauh	50-100	200-10

(Sumber: Hayati, 2007 dalam Kusumastuti, 2011: 10).

Adapun prinsip kerja dari FTIR yaitu apabila sinar inframerah menembus cuplikan senyawa organik, maka ada sinar yang diteruskan (ditransmisi tetapi tidak diserap) dan ada sinar yang diserap (ditransmisi). Penyerapan cahaya yang telah diserap oleh molekul ini didasarkan oleh struktur elektronik molekul tersebut. Penyerapan energi oleh molekul tersebut menyebabkan adanya perubahan vibrasi molekul maupun perubahan pada tingkat energi rotasi. Adapun gambar FTIR dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut (Suseno dan Sofjan, 2008: 23).




Gambar 2.4 *Fourier Transform Infra Red (FTIR) Nicolet is10*
(Sumber: UIN Alauddin Makassar)

Keuntungan analisis menggunakan alat instrumen ini yaitu bisa menguji sampel baik dalam bentuk padatan ataupun cairan misalnya serbuk, pasta, larutan ataupun gas (Syafiqoh, 2014: 18). Adapun keuntungan lain dari metode ini yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat tentang struktur molekul dari sampel yang dianalisis, sedangkan kelemahannya yaitu bentuk gelombang yang

mencirikan (khas) dari suatu sampel dan tingkat sidik jari tidak dapat teridentifikasi visual lebih detail (Kusumastuti, 2011: 7 dan 8).

Analisis menggunakan alat FTIR telah banyak digunakan dalam meneliti berbagai jenis sampel, salah satunya yaitu penelitian permata, dkk., (2016: 149) tentang analisis gelatin dari tulang ikan lele (*Clarias batrachus*). Hasil analisis FTIR gelatin dari tulang ikan lele dan hasil analisis gelatin komersial menunjukkan adanya kemiripan gugus fungsi yaitu C-H, =C-H dan C-N, maka gelatin hasil percobaan dari tulang ikan lele dapat dipastikan adalah gelatin. Kromatogram hasil analisis FTIR gelatin komersial dan gelatin dari tulang ikan lele dapat dilihat pada Gambar 2.5 dan adapun hasil dugaan gugus fungsinya dapat dilihat pada Tabel 2.5 sebagai berikut:



Gambar 2.5 Analisis FTIR Gelatin Komersial dan Gelatin Tulang Ikan Lele
(Sumber: Permata, dkk., 2016: 149)

Tabel 2.4 Hasil Analisis FTIR Gelatin Komersial dan Gelatin Tulang Ikan Lele

Dugaan Gugus Fungsi	Bilangan Gelombang (cm^{-1})	
	Gelatin Komersial	Gelatin Ikan Lele
C-H	2952,81	2852,52 dan 2923,88
C-N	1203 dan 1089,71	1070,42 dan 168,78
=C-H	972,13	972,06
C=O	-	1743,53

(Sumber: Permata, dkk., 2016: 149).

G. Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)

Spektrofotometri serapan atom (SSA) adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam analisis pengukuran logam. Spektrofotometri serapan atom merupakan suatu metode analisis secara kuantitatif yang mana pengukurannya didasarkan pada penyerapan sinar pada panjang gelombang yang berbeda untuk

setiap jenis atom logam pada keadaan bebas (Amin, 2015: 21). Prinsip dasar dari SSA yaitu interaksi radiasi elektromagnetik dengan sampel. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang umum digunakan dalam menganalisis suatu unsur.. Adapun gambar Spektrofotometri serapan atom dapat dilihat pada Gambar 2.5 sebagai berikut (Muzdaleni, 2011: 23 dan 24).



Gambar 2.5 Spektrofotometri Serapan Atom Varian AA420FS
(Sumber: UIN Alauddin Makassar)

Metode SSA didasarkan pada absorpsi atomik, yaitu penyerapan radiasi yang dipancarkan dari suatu sumber radiasi oleh suatu medium yang terdiri dari atom-atom bebas yang berada pada tingkat energi dasar (*ground state*). Sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom bebas yang berada pada tingkat energi dasar. Penguraian molekul menjadi atom (atomisasi) ini dilakukan dengan energi dari api atau arus listrik. Teknik pemanasan dengan pemanfaatan nyala api merupakan cara yang paling umum digunakan, yaitu dengan menyemprotkan larutan yang dianalisis ke dalam nyala tertentu. Dengan demikian pelarut pada sampel akan menguap dan meninggalkan partikel padat. Setelah itu, terjadi perubahan bentuk dari padatan menjadi gas dan senyawa yang terdapat di dalam sampel akan berdisosiasi menjadi bentuk atom-atomnya (Vera, 2011: 11-12).

Spektrofotometri serapan atom dapat digunakan untuk menghitung kadar logam dalam suatu sampel walaupun dalam konsentrasi kecil serta memiliki sifat sensitivitas dan selektivitas yang tinggi dalam proses analisisnya (Jaya, dkk., 2013: 11).



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan (Juni-September) 2019 di Laboratorium Kimia Analtik, Laboratorium Riset Jurusan Kimia, Laboratorium Genetika Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar serta Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang dan Laboratorium Kimia Universitas Hasanuddin.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu rangkaian alat *Fourier Transform Infrared* (FTIR) merk *shimadzu*, spektrofometer serapan atom (SSA) merk *Varian AA420FS*, *shaker water bath* merk *Julabo SW22*, tanur, oven, *texture analyzer XT-21*, *rapid visco analyzer*, vorteks, desikator, kulkas (*refrigator*), pH meter, neraca analitik 6 kg, neraca analitik 6 digit, neraca analitik 4 digit, labu takar 500 dan 50 mL, Erlenmeyer 500 dan 250 mL, gelas kimia 100 mL, cawan petri, cawan porselin, pipet skala 1 mL, 5 mL dan 10 mL, pipet tetes, toples, gunting, keranjang, botol semprot, kantong plastik, gabus dan ember.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kulit udang Jerbung diambil dari PT Bogatama Marinusa (Bomar), aluminium foil, asam sulfat (H_2SO_4) dengan konsentrasi 1%, 3% dan 6%, asam nitrat (HNO_3) pekat, aquades (H_2O), air bersih (H_2O), es batu, kain blacu, kertas saring *whatman* no. 42 dan kalium bromida (KBr).

C. Prosedur Kerja

1. Persiapan sampel

Persiapan sampel dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Martianingsih dan lukman (2010) dimana kulit udang Jerbung dipisahkan dari bagian daging kemudian dicuci dengan air mengalir hingga bersih. Kulit bersih dimasukkan dalam kantong plastik dan ditutup rapat kemudian disimpan dalam lemari pendingin untuk preparasi dan analisis gelatin berikutnya

2. Produksi Gelatin

Produksi gelatin dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Rahayu dan Nurul (2016) dengan sedikit modifikasi, dimana kulit udang dipotong dengan ukuran $\pm 1 \text{ cm}^2$. Kulit udang yang sudah dipotong kecil-kecil direndam dengan asam sulfat dengan konsentrasi larutan asam sulfat 1%, 3% dan 6% dengan perbandingan kulit:pelarut (1:6 b/v) selama 48 jam dan dinetralkan hingga pH mendekati 7 diikuti oleh tahap ekstraksi dengan perbandingan kulit:water one (1:3 b/v) dengan suhu 70°C selama 3 jam. Proses penyaringan dilakukan dengan kain blacu untuk memisahkan residu dan dilanjutkan dengan pengeringan menggunakan *freeze dryer* selama 2 hari.

3. Total Rendemen

Total rendemen dihitung dengan menggunakan metode AOAC (*Association of Office Analytical Chemist*) (1995), dimana kulit udang segar yang telah disimpan dalam lemari pendingin dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir. Kulit udang lalu ditiriskan dan ditimbang bobotnya (± 100 gram). Besarnya rendemen dapat dihitung dengan metode AOAC:

$$\text{Rendemen (\%)} = \frac{\text{Bobot kering gelatin}}{\text{Bobot bahan segar}} \times 100\%$$

4. Analisis Kadar Air

Analisis kadar air dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Juliasti, dkk., (2015) dimana cawan petri dikeringkan dan disterilkan ke dalam oven (105°C) selama 24 jam setelah itu didinginkan dalam desikator selama 0,5 jam kemudian ditimbang. Sampel yang telah dihaluskan ditimbang 2-3 gram dalam wadah yang telah diketahui berat konstannya kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu 100°C-105°C selama 5 jam. Setelah itu didinginkan dalam desikator selama 0,5 jam dan ditimbang beratnya. Lalu dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit kemudian didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat konstan.

$$\% \text{ Kadar air} = \frac{\text{Berat Awal} - \text{Berat Akhir}}{\text{Berat Awal}} \times 100\%$$

5. Analisis Kadar Abu

Analisis kadar abu dilakukan dengan metode AOAC (*Association of Office Analytical Chemist*) (1995). Hasil dari analisis kadar air dipanaskan dalam tanur dengan suhu 660°C selama ±3 jam sampai menjadi abu. Setelah itu ditimbang bobotnya. Analisis kadar abu dapat dihitung dengan persamaan:

$$\% \text{ Kadar abu} = \frac{\text{Berat Akhir} - \text{Berat Cawan Kosong}}{\text{Berat Awal}} \times 100\%$$

6. Analisis pH

Analisis pH dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telah dilakukan oleh Said, dkk., (2011), dimana sampel sebanyak 0,2 gram ditimbang dan dilarutkan ke dalam 20 mL *water one*. Sampel dihomogenkan kemudian diukur derajat keasamannya pada suhu kamar menggunakan pH meter.

7. Uji Viskositas

Uji viskositas diukur dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Sasmitaloka, dkk., (2017). Larutan gelatin konsentrasi 6,67% dipanaskan pada *hot plate* dengan suhu 80°C dan diaduk hingga larut. Sebanyak 20 g larutan diukur viskositasnya menggunakan *Rapid Visco Analyzer* (Parten).

8. Uji Kekuatan Gel

Kekuatan gel diukur dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Sasmitaloka, dkk., (2017). Larutan gelatin dipanaskan pada *hot plate* pada suhu 80°C, diaduk hingga larut dan dimasukkan ke gelas pengukuran, selanjutnya disimpan pada suhu 10°C selama 18 jam. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan *Texture Analyzer XT-21* (Brookfield).

9. Analisis Kandungan Logam

Analisis kandungan logam mengikuti prosedur yang telah dilakukan Sasmitaloka, dkk., (2017). Analisis dilakukan terhadap logam Cu dan Cd menggunakan metode destruksi (SNI, 1998). Ditimbang sampel sebanyak 0,5 gram. Sampel didestruksi dengan penambahan 5 mL HNO₃ pekat di atas penangas, kemudian dipekatkan menjadi 1-2 mL. Larutan pekat diencerkan dalam labu takar 50 mL. Sampel dianalisis menggunakan *Atomic Absorption Spectrometry* (Shimadzu).

10. Analisis FTIR

Analisis FTIR dilakukan mengacu pada Puspawati, dkk., (2012) dengan prosedur sampel gelatin sebanyak 0,2 g dihaluskan dengan KBr dalam mortar hingga homogen, dimasukkan ke dalam cetakan pellet dan dipadatkan serta divakum dalam mesin pencetak pellet, dimasukkan ke dalam sel dan dimasukkan pada ruang

penempatan sel lalu ditembak dengan sinar IR dari spektrofotometer inframerah IR-408 yang sudah dinyalakan pada kondisi yang stabil. Pendeteksian menggunakan tombol detektor dan akan dihasilkan rekorder histogram FTIR pada monitor yang menampilkan puncak-puncak/histogram dari gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Histogram selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh data kualitatif maupun kuantitatif.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Rendemen Gelatin

Nilai rendemen dapat menunjukkan keefektifitas dan efisiensinya proses ekstraksi (Kusumawati, dkk., 2008: 65). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh rendemen gelatin dari kulit udang Jerbung yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

Tabel 4.1. Rendemen Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Sampel	Pengulangan	Rendemen (%)		
		1%	3%	6%
Gelatin dari Kulit udang Jerbung	I	1,02	2,03	2,56
	II	0,80	2,25	2,74
	Rata-rata	0,91	2,14	2,65

2. Kadar Air Gelatin

Kadar air termasuk salah satu indikator yang penting dalam menentukan kualitas bahan pangan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kadar air gelatin dari kulit udang Jerbung yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.2. sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kadar Air Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Sampel	Pengulangan	Kadar air (%)		
		1%	3%	6%
Gelatin dari Kulit udang Jerbung	I	11,9	11,1	9,8
	II	12,8	10,9	8,6
	Rata-rata	12,35	11	9,2

3. Kadar Abu Gelatin

Pengukuran kadar abu berfungsi untuk mengetahui jumlah mineral yang terdapat pada gelatin. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kadar abu gelatin dari kulit udang Jerbung yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.3. sebagai berikut:

Tabel 4.3. Kadar Abu Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Sampel	Pengulangan	Kadar abu (%)		
		1%	3%	6%
Kulit udang	I	0,18	0,15	0,12
Jerbung	II	0,16	0,14	0,08
	Rata-rata	0,17	0,14	0,1

4. Nilai pH Gelatin

Derajat keasaman (pH) pada gelatin penting dilakukan karena nilai pH dapat mempengaruhi karakteristik gelatin yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai pH gelatin dari kulit udang Jerbung yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4. Nilai pH Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Sampel	Asam Sulfat	Nilai pH Gelatin
Gelatin dari Kulit	1%	5,97
Udang Jerbung	3%	5,89
	6%	5,20

5. Viskositas Gelatin

Pengukuran viskositas penting dilakukan karena sifat ini dapat menunjukkan tingkat kekentalan pada gelatin (Kusumawati, dkk., 2008: 66). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh viskositas gelatin dari kulit udang Jerbung yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.5. sebagai berikut:

Tabel 4.5. Viskositas Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Sampel	Asam Sulfat	Viskositas Gelatin (cP)
Gelatin dari Kulit	1%	6,40
Udang Jerbung	3%	5,36
	6%	5,05

6. Kekuatan Gel Gelatin

Kekuatan gel termasuk salah satu sifat fisik yang penting karena sifat ini berfungsi untuk mengetahui pembentukan gel pada gelatin (Santoso, dkk., 2015:

108). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kekuatan gel gelatin dari kulit udang Jerbung yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.6. sebagai berikut:

Tabel 4.6. Kekuatan Gel Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Sampel	Asam Sulfat	Kekuatan Gel Gelatin (bloom)
Gelatin dari Kulit	1%	109,06
Udang Jerbung	3%	97,85
	6%	94,15

7. Kandungan Logam Gelatin

Pengukuran kadar logam penting dilakukan karena berfungsi untuk mengetahui kandungan logam pada gelatin. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kandungan logam gelatin dari kulit udang Jerbung yaitu dapat dilihat pada Tabel 4.7. sebagai berikut:

Tabel 4.7. Kandungan Logam Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Logam berat	Pengulangan	Kadar Logam (mg/kg)		
		1%	3%	6%
Tembaga	I	8,86	3,64	15,20
	II	8,86	5,34	5,1
	Rata-rata	8,86	4,49	10,15
Kadmium	I	0,34	0,28	0,86
	II	0,51	0,35	0,74
	Rata-rata	0,425	0,315	0,8

8. Analisis Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin dari Kulit Udang Jerbung Menggunakan FTIR

Analisis FTIR dilakukan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi yang terdapat pada gelatin. Hasil analisis FTIR gelatin dari kulit udang Jerbung dapat dilihat pada Tabel 4.8. sebagai berikut:

Tabel 4.8. Karakteristik Gugus Fungsi Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Puncak Serapan (cm ⁻¹)			Gugus Fungsi
1%	3%	6%	
3404,36	3408,22	3406,29	O-H, N-H amida sekunder
2960,73	2962,66	2929,87	C-H
1654,92	1624,04	1624,06	C=O

1517,98	1539,20	1541,12	N-H
1126,43	1138,00	1010,70	C-O
1273,02	-	-	N-H bending

B. Pembahasan

1. Produksi Gelatin

Sampel kulit udang yang digunakan dalam pembuatan gelatin terlebih dahulu dialiri air untuk menghilangkan sisa-sisa daging, kaki dan ekor yang masih menempel. Perendaman sampel menggunakan air hangat selama ± 15 menit bertujuan untuk membersihkan kulit udang dari pengotor dan lemak yang masih menempel pada kulit. Penjemuran sampel dilakukan bertujuan untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam kulit.

Pada pembuatan gelatin sampel yang digunakan yaitu sampel dengan ukuran yang kecil. Pengecilan ukuran sampel bertujuan untuk memperluas permukaan kulit agar proses ekstraksi berlangsung secara optimal. Perendaman menggunakan asam sulfat bertujuan agar molekul kolagen yaitu asam amino dapat terhidrolisis sehingga pada saat proses ekstraksi kolagen tersebut mudah larut dalam air panas (Siregar, dkk., 2015: 172). Adapun larutan asam sulfat yang digunakan adalah 1%, 3% dan 6%. Tujuan dari variasi konsentrasi tersebut untuk mengetahui konsentrasi yang terbaik dalam menghasilkan gelatin. Penetralan sampel menggunakan aquadest hingga mencapai pH netral (6-7).

Proses ekstraksi dilakukan menggunakan *water bath* dengan suhu 70°C selama 4 jam. Tujuannya agar ikatan hidrogen antara molekul tropokolagen yang belum terurai oleh asam menjadi rusak. Pada proses ekstraksi tersebut mengakibatkan rantai tripel heliks berubah menjadi tiga rantai alfa, selanjutnya kolagen mengalami

denaturasi mengakibatkan rantai *triple helix* berubah menjadi gelatin (rantai tunggal) (Karlina dan Lukman, 2010: 5).


Proses penyaringan menggunakan kain blacu untuk memisahkan antara pengotor/residu dari ekstrak cair gelatin yang dihasilkan. Pengeringan ekstrak cair gelatin yang dihasilkan menggunakan *freeze dryer* untuk mengubah ekstrak cair gelatin menjadi serbuk gelatin. Keunggulan pengeringan menggunakan metode *freeze dryer* yaitu produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih stabil (tidak akan terjadi perubahan warna, aroma dan unsur organoleptik) serta pada struktur tidak terjadi perubahan atau pengkerutan bentuk.

2. Rendemen Gelatin

Rendemen adalah salah satu indikator yang penting pada proses pembuatan gelatin. Semakin banyak rendemen yang diperoleh maka proses ekstraksi pada pembuatan gelatin semakin efektif (Ridhay, dkk., 2016: 47).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4.1) diperoleh rendemen gelatin pada kulit udang Jerbung menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 1%, 3% dan 6% yaitu berturut-turut 0,91%, 2,14% dan 2,65%. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pelarut asam sulfat yang digunakan maka nilai rendemen dari kulit udang Jerbung semakin meningkat. Hal ini dapat dipengaruhi oleh konsentrasi asam dimana semakin tinggi konsentrasi asam sulfat yang digunakan semakin banyak ion H^+ yang menghidrolisis kolagen dari rantai *triple heliks* menjadi rantai tunggal (gelatin) lebih banyak. Hal ini sesuai pernyataan Juliasti, dkk (2015: 7), yang menyatakan bahwa semakin kuat konsentrasi asam yang digunakan maka nilai rendemennya pun semakin meningkat.

Nilai rendemen dari kulit udang Jerbung yang diperoleh pada penelitian ini (0,91%-2,65%) berbeda dengan hasil penelitian Siregar, dkk (2015) yang memperoleh nilai rendemen gelatin (7,47%) dari kaki ayam menggunakan pelarut asam sulfat. Hal ini disebabkan dari bahan baku atau sumber berbeda yang digunakan dalam pembuatan gelatin. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi nilai rendemen gelatin yaitu waktu pemanasan, suhu dan pH (Nurimala, dkk., 2006: 25). Data nilai rendemen dapat dilihat pada Gambar 4.1 di bawah ini.




Gambar 4.1. Rendemen Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

3. Kadar Air Gelatin

Pengujian kandungan kadar air berfungsi untuk mengetahui banyaknya jumlah kandungan air yang terkandung dalam gelatin yang dihasilkan (Suryati, dkk., 2015: 70). Kadar air termasuk salah satu indikator yang penting dalam menentukan kualitas bahan pangan. Kadar air berhubungan terhadap daya simpan gelatin (Iqbal, dkk., 2015:11). Kandungan air pada gelatin juga akan mempengaruhi tekstur produk, warna ataupun penampakan (Suryati, dkk., 2015: 70).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4.2) diperoleh kadar air gelatin menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 1%, 3% dan 6% yaitu 12,35%, 11% dan 9,2%. Hasil yang diperoleh sesuai dengan teori Siregar, dkk (2015: 174), yang mana semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan maka

reaksi dapat berjalan dengan cepat dan akan memutus lebih banyak ikatan-ikatan peptida sehingga kandungan air bebas yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan menyebabkan kadar air yang dihasilkan menurun. Hasil penelitian Siregar, dkk (2015: 173), menggunakan pelarut asam sulfat memperoleh kadar air gelatin dari kaki ayam sebesar 5,92%. Nilai kadar air yang dihasilkan berbeda dengan hasil penelitian Siregar, dkk (2015). Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh pada saat proses pengeringan serta kemampuan bahan dalam menyerap air. Namun, kadar air yang diperoleh dalam penelitian ini masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1995, yang mana batas maksimum standar kualitas gelatin yang baik adalah kadar air gelatin 16%. Adapun data kadar air dapat dilihat pada Gambar 4.2 di bawah ini.



Gambar 4.2. Kadar Air Gelatin dari Kulit Udang Jerbung


4. Kadar Abu Gelatin

Pengukuran kadar abu termasuk salah satu parameter yang digunakan untuk menentukan kemurnian suatu produk (gelatin). Abu merupakan salah satu zat anorganik yang berasal dari pembakaran bahan organik (Iqbal, dkk., 2015: 11).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4.3) diperoleh kadar abu gelatin menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 1%, 3% dan

6% yaitu 0,17%, 0,14% dan 0,10%. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi konsentrasi asam, maka semakin rendah kadar abu gelatin dari kulit udang Jerbung. Kandungan kadar abu yang dihasilkan baik tinggi maupun rendah pada gelatin dipengaruhi oleh proses pencucian (demineralisasi). Selain itu, juga dipengaruhi oleh penggunaan konsentrasi asam dan suhu yang tinggi dalam proses ekstraksi (Juliasti, dkk., 2014: 37).

Nilai kadar abu yang dihasilkan dalam penelitian ini masih lebih kecil dari hasil analisis kadar abu (2,09%) oleh Siregar, dkk (2015). Hasil yang diperoleh masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1995 yaitu kadar abu maksimum gelatin adalah 3,25%. Adapun data kadar abu dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah ini.




Gambar 4.3. Kadar Abu Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

5. Nilai pH Gelatin

Pengukuran pH atau derajat keasaman termasuk salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan kualitas gelatin. Nilai pH pada gelatin juga mempengaruhi karakteristik gelatin seperti kekuatan gel, kekentalan atau viskositas serta berpengaruh pada aplikasi gelatin pada suatu produk (Iqbal, dkk., 2015: 9).

Gelatin yang mempunyai nilai pH netral dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi, cat, fotografi serta dalam produk daging sedangkan gelatin yang mempunyai nilai pH asam dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan seperti sirup, jus dan jeli (Astawan dan Tita, 2003: 9).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4.4) diperoleh nilai pH gelatin menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 1%, 3% dan 6% yaitu secara berturut-turut 5,97, 5,89 dan 5,20. Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian Siregar, dkk (2015: 173), yang menggunakan pelarut asam sulfat diperoleh nilai pH gelatin dari kaki ayam sebesar 4,22. Nilai pH yang dihasilkan dalam penelitian ini lebih besar, walaupun demikian hasil yang diperoleh masih memenuhi persyaratan *British Standar 757* tahun 1975 yaitu batas maksimum nilai pH gelatin berkisar antara 4,5-6,5. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan pernyataan Siregar, dkk (2015) yang menyatakan bahwa semakin kuat jenis asam yang digunakan dalam proses perendaman maka nilai pH semakin rendah. Hal ini disebabkan asam dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan jaringan fibril menjadi jenuh sehingga proses penyerapan jaringan fibril semakin menurun. Pantow, dkk (2016: 30) juga menyatakan bahwa, derajat keasaman dapat dipengaruhi dari konsentrasi larutan dan jenis larutan yang digunakan dalam perendaman. Data nilai pH dapat dilihat pada Gambar 4.4 di bawah ini.




Gambar 4.4. Nilai pH Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

6. Viskositas Gelatin

Pengukuran kekentalan atau viskositas termasuk salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui standar mutu gelatin (Gunawan, dkk., 2017: 575). Viskositas merupakan derajat kekentalan/viskositas dari suatu larutan (Santoso, dkk., 2015: 109).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4.5) diperoleh nilai viskositas gelatin dari kulit udang Jerbung menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi berturut-turut yaitu 1%, 3% dan 6% yakni 6,40 cP, 5,36 cP dan 5,05 cP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi asam sulfat maka nilai viskositas gelatin semakin menurun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Iqbal, dkk (2015: 9) bahwa, semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan maka nilai viskositas yang dihasilkan rendah. Hal tersebut diakibatkan karena terjadi pemutusan rantai-rantai asam amino sehingga rantainya menjadi pendek dan menyebabkan nilai viskositasnya rendah. Walaupun demikian, hasil yang diperoleh masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1995, yaitu batas maksimum viskositas gelatin adalah 1,5-7 cP. Adapun data viskositas gelatin dapat dilihat pada Gambar 4.5 di bawah ini.




Gambar 4.5. Viskositas Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

7. Kekuatan Gel Gelatin

Pengukuran kekuatan gel termasuk salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan standar mutu fisik pada gelatin (Pantow, dkk., 2016: 28). Kekuatan gel juga dapat dipengaruhi oleh lama perendaman dan konsentrasi pelarut (Said, dkk., 2011: 194).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4.6) diperoleh nilai kekuatan gel gelatin dari kulit udang Jerbung menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi berturut-turut yaitu 1%, 3% dan 6% yakni 109,06 bloom, 97,85 bloom dan 94,15 bloom. Nilai kekuatan gel yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kecil, jika dibandingkan dengan hasil penelitian Ramadani, dkk (2014: 45) yang menggunakan pelarut asam sulfat diperoleh nilai kekuatan gel gelatin dari tulang sapi Bali sebesar 143,1 bloom. Namun, hasil yang diperoleh dalam penelitian masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1995, yaitu batas maksimum kekuatan gel gelatin adalah 50-300 bloom.



Gambar 4.6. Kekuatan Gel Gelatin dari Kulit Udang Jerbung

Nilai kekuatan gel gelatin menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi asam sulfat maka nilai kekuatan gel gelatin yang dihasilkan semakin menurun. Hal ini

disebabkan karena kolagen mengalami proses hidrolisis lanjutan yang mengakibatkan putusnya ikatan peptida sehingga rantai pada asam amino menjadi pendek dan mengakibatkan bobot molekul pada kolagen menjadi rendah (Santoso, dkk., 2015: 108). Kusumawati, dkk (2008: 65) juga menyatakan, semakin tinggi konsentrasi asam yang digunakan dalam perendaman maka menyebabkan nilai kekuatan gel gelatin semakin rendah.

8. Kandungan Logam Gelatin

Pengujian logam berat merupakan salah satu cara untuk mengetahui kandungan logam pada gelatin, agar gelatin yang dihasilkan aman untuk digunakan dalam berbagai produk baik dalam produk farmasi maupun produk pangan (Gunawan, dkk., 2017: 576).

Berdasarkan hasil analisis menggunakan SSA diperoleh kandungan logam berat kadmium (Cd) dan tembaga (Cu) pada gelatin dari kulit udang Jerbung menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 1%, 3% dan 6% yaitu secara berturut-turut kandungan logam berat untuk logam kadmium yakni 0,42 mg/kg, 0,31 mg/kg dan 0,8 mg/kg sedangkan kandungan logam berat untuk logam tembaga yaitu 8,86 mg/kg, 12,51 mg/kg dan 20,47 mg/kg. Nilai kandungan logam yang diperoleh dalam penelitian ini mengalami hasil yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena pada waktu pengambilan sampel tidak dilakukan pengambilan sampel secara bersamaan/sumber yang berbeda. Namun, hasil yang diperoleh masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1995, yaitu batas maksimum kandungan logam berat pada gelatin untuk logam kadmium (Cd) sebesar 50 mg/kg dan untuk logam tembaga (Cu) sebesar 30 mg/kg. Hal ini berarti gelatin yang

diperoleh dalam penelitian ini bersifat aman untuk dikonsumsi dan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang tertentu.

9. Analisis Fourier Transform Infra Red (FTIR)

Analisis spektrum FTIR bertujuan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi dari senyawa (gelatin) yang dihasilkan dari penelitian serta untuk membuktikan senyawa yang dihasilkan adalah benar gelatin. Umumnya gelatin memiliki gugus O-H (gugus hidroksil), N-H (gugus amina) dan C=O (gugus karbonil).

Berdasarkan hasil penelitian (Gambar 4.7, 4.8 dan 4.9) diperoleh hasil spektrum IR dari sampel kulit udang Jerbung menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi yakni 1%, 3% dan 6% secara berturut-turut menunjukkan bilangan gelombang yaitu $3404,36\text{ cm}^{-1}$, $3408,22\text{ cm}^{-1}$ dan $3406,29\text{ cm}^{-1}$. Daerah serapan tersebut merupakan gugus fungsi dari amida A yang ditandai dengan adanya *stretching* O-H dan vibrasi *stretching* N-H. Hal ini sesuai dengan pernyataan Puspawati, dkk (2012: 85) yang mengatakan bahwa puncak serapan amida A berada pada $3600\text{-}2300\text{ cm}^{-1}$. Daerah serapan gugus fungsi amida A dapat terjadi karena adanya regangan N-H yaitu dari gugus fungsi amida yang berikatan dengan asam amino dari hidroksiprolina dan ikatan hidrogen.

Daerah serapan gugus fungsi selanjutnya dari kulit udang Jerbung menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi yakni 1%, 3% dan 6% menunjukkan bilangan gelombang secara berturut-turut yaitu $2960,73\text{ cm}^{-1}$, $29262,66\text{ cm}^{-1}$ dan $2929,87\text{ cm}^{-1}$. Daerah serapan tersebut merupakan daerah serapan untuk gugus fungsi C-H. Menurut Permata, dkk (2016:149), mengatakan bahwa puncak serapan gugus fungsi C-H berkisaran pada $3000\text{-}2850\text{ cm}^{-1}$.


Spektrum IR selanjutnya yaitu amida I. pada konsentrasi 1%, 3% dan 6% secara berturut-turut menunjukkan bilangan gelombang yaitu $1654,92\text{ cm}^{-1}$, $1624,04\text{ cm}^{-1}$ dan $1624,06\text{ cm}^{-1}$. Hal ini sesuai dengan pernyataan Muyongga, dkk (2004) dalam Suryati, dkk (2015: 72-73), mengatakan daerah serapan pada $1636-1661\text{ cm}^{-1}$ merupakan serapan gugus amida I. pada daerah serapan tersebut menunjukkan adanya gugus fungsi C=O serta regangan C-N. serapan ini terjadi karena terdapat regangan C-N, ikatan N-H dan ikatan rangkap C=O.

Daerah serapan gugus fungsi selanjutnya yaitu amida II pada konsentrasi yakni 1%, 3% dan 6% secara berturut-turut menunjukkan bilangan gelombang yaitu $1517,98\text{ cm}^{-1}$, $1539,20\text{ cm}^{-1}$ dan $1541,12\text{ cm}^{-1}$. Hasil yang diperoleh sesuai dengan pernyataan Muyongga (2004) dalam Puspawati, dkk (2012:85), mengatakan daerah serapan pada frekuensi antara $1560-1335\text{ cm}^{-1}$ merupakan serapan gugus amida II. Pada daerah serapan tersebut menunjukkan adanya gugus fungsi N-H. serapan ini terjadi karena adanya perubahan bentuk ikatan gugus N-H di dalam molekul protein. Puncak serapan ini juga berhubungan dengan perubahan bentuk tropokolagen menjadi struktur rantai alfa heliks.


Selanjutnya daerah serapan gugus fungsi amida III pada konsentrasi 1%,3% dan 6% secara berturut-turut menunjukkan bilangan gelombang yaitu $1126,43\text{ cm}^{-1}$, $1138,00\text{ cm}^{-1}$ dan $1010,70\text{ cm}^{-1}$. Hasil yang diperoleh sesuai dengan pernyataan Hashim, dkk (2009) dalam Karlina Lukman (2010: 7), mengatakan bahwa daerah serapan pada $1240-670\text{ cm}^{-1}$ merupakan serapan gugus amida III. Pada daerah serapan tersebut menunjukkan adanya gugus fungsi C-O. Menurut Muyongga, dkk (2004) dalam Puspawati, dkk (2012: 85), mengatakan daerah serapan amida III yaitu pada frekuensi antara $1300-1200\text{ cm}^{-1}$. Berdasarkan spektrum dapat dilihat bahwa

hanya pada konsentrasi 1% yang muncul pada daerah serapan tersebut yaitu pada bilangan gelombang $1273,02\text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan adanya gugus N-H *bending*. Selain itu, pada daerah serapan tersebut juga berkaitan dengan struktur *tripel heliks* (kolagen), sedangkan pada konsentrasi 3% dan 6% tidak muncul pada daerah serapan tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa pada konsentrasi 1% masih terdapat molekul kolagen yang belum dapat terkonversi/berubah menjadi gelatin dan pada saat penyaringan ekstrak cair gelatin masih ada kolagen yang lolos dalam penyaringan (Puspawati, dkk., 2012).


Berdasarkan hasil analisis gugus fungsi menggunakan Instrumen FTIR dapat disimpulkan bahwa senyawa yang dihasilkan dari kulit udang Jerbung menggunakan pelarut asam sulfat dengan masing-masing konsentrasi 1%, 3% dan 6% dalam penelitian ini adalah benar gelatin karena memiliki gugus fungsi penyusun gelatin yang terdiri dari gugus hidroksil (O-H), gugus amina (N-H) dan gugus karbonil (C=O). Walaupun demikian ada sedikit perbedaan dari segi luas area atau lebar spektrum yang ditunjukkan pada setiap konsentrasi, hal ini dipengaruhi oleh jumlah dari kadar komponen yang ada pada setiap gelatin seperti kadar air. Spektrum hasil analisis FTIR gelatin dari kulit udang Jerbung dapat dilihat pada Gambar 4.7, Gambar 4.8 dan Gambar 4.9 berikut.



Gambar 4.7. Analisis FTIR Gelatin Kulit Udang Jerbung + H₂SO₄ 1%



Gambar 4.8. Analisis FTIR Gelatin Kulit Udang Jerbung + H₂SO₄ 3%



Gambar 4.9. Analisis FTIR Gelatin Kulit Udang Jerbung + H₂SO₄ 6%

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu nilai rendemen gelatin yang dihasilkan menggunakan pelarut asam sulfat (H_2SO_4) 1%, 3% dan 6% yaitu berturut-turut 0,91%, 2,14% dan 2,65%. Karakteristik gelatin dari kulit udang Jerbung menggunakan alat Instrumen FTIR menunjukkan adanya daerah serapan dari gelatin yaitu dengan adanya gugus-gugus fungsi yang khas dari gelatin seperti gugus O-H (gugus hidroksil), N-H (gugus amina), C=O (gugus karbonil) serta analisis karakteristik fisik gelatin yang lain seperti kadar air, kadar abu, nilai pH, viskositas, kekuatan gel serta kandungan logam tembaga (Cu) dan logam kadmium (Cd) pada gelatin sudah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 1995.

B. Saran

Saran pada penelitian ini sebaiknya pada penelitian berikutnya dilakukan analisis *Scanning Electron Microscopy* (SEM) yang berfungsi untuk mengetahui struktur/morfologi dari gelatin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya Kementerian Agama RI, 2012.
- Alhana, dkk., "Ekstraksi dan Karakterisasi dari Daging Teripang Gamma". *JPHPI* 18, no. 2 (2015): h. 150-161.
- AOAC. *Official Methods of Analysis of The Association of Analytical Chemist*. Washington: 1995.
- Amin, Muhammad. "Penentuan Kadar Logam Timbal (Pb) dalam Minuman Ringan Berkarbonasi Menggunakan Destruksi Basah Secara Spektrofotometri Serapan Atom". *Skripsi*. Malang: Fak. Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Amiruldin, Musfiq. "Pembuatan dan Analisis Karakteristik Gelatin dari Tulang Ikan Tuna (*Thunnus albacares*)". *Skripsi*. Bogor: Fak. Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Astawan, Made dan Tita Aviana. "Pengaruh Jenis Larutan Perendam serta Metode Pengeringan Terhadap Sifat Fisik, Kimia dan Fungsional Gelatin dari Kulit Cucut". *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan* 14, no. 1 (2003): h. 7-13.
- British Standard 757. *Sampling and Testing of Gelatin*. 1975.
- Chadjiah, Sitti. *Pemisahan Kimia*. Makassar: Alauddin Press, 2014.
- GMIA. "*Gelatin Handbook: Gelatin Manufacturers Institute of America Members*". Amerika: 2012.
- Gumilar, Jajang, dkk., "Pengaruh Penggunaan Asam Sulfat (H_2SO_4) dan Asam Formiat ($HCOOH$) pada Proses Pikel terhadap Kualitas Kulit jadi (*Leather*) Domba Garut". *Jurnal Ilmu Ternak* 10, no. 1 (Juni 2010): h. 1-6.
- Gunawan, Febri, dkk., "Ekstraksi dan Karakterisasi Gelatin Kulit Ikan Tenggiri (*Scomberomorus commersonii*) dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung". *JPHPI* 20, no. 3 (2017): h. 568-581.
- Hanafi, Muhammad, dkk., "Pemanfaatan Kulit Udang untuk Pembuatan Kitosan dan Glukosamin". *JKTI* 10, no. 1-2 (Desember 2000): h. 17-21.
- Hastuti, Dewi dan Iriane Sumpe. "Pengenalan dan Proses Pembuatan Gelatin". *MEDIAGRO* 3, no. 1 (2007): h. 39-48.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Quran*, Jilid 3. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Iqbal, Muhammad, dkk., "Optimasi Rendemen dan Kekuatan Gel Gelatin Ekstrak Tulang Ikan Lele Dumbo (*Clarias gariepinus sp*) Bone". *Jurnal Teknosains Pangan IV* no. 4 (Oktober 2015): h. 8-14.
- Jacob, Agoes M, dkk., "Perubahan Komposisi Kimia dan Vitamin Daging Udang Ronggeng (*Harpiosquilla raphidea*) Akibat Perebusan". *Buletin Teknologi Perikanan XI*, no. 2 (September 2008): h. 76-88.
- Jaya, Farida, dkk., "Penetapan Kadar Pb Pada *Shampoo* Berbagai Merk dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom". *Pharmaciana* 3. no. 2 (2013). hal. 9-13.


- Juliasti, Radia, dkk., "Pengaruh Konsentrasi Perendaman Asam Klorida pada Limbah Tulang Kaki Kambing Terhadap Kekuatan Gel, Viskositas, Warna dan Kejernihan, Kadar Abu dan Kadar Protein Gelatin". *Jurnal Teknologi Hasil Pertanian* 8, no. 1 (Februari 2014): h. 32-38.
- . "Pemanfaatan Limbah Tulang Kaki Kambing sebagai Sumber Gelatin dengan Perendaman Menggunakan Asam Klorida". *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 4, no. 1 (2015): h. 5-10.
- Karlina, Intan Riezky dan Lukman Atmaja. "Ekstraksi Gelatin dari Tulang Rawan Pari (*Himantura gerardi*) pada Variasi Larutan Asam untuk Perendaman". *Prosiding Kimia* (2010): h. 1-10.
- Katili, Abubakar Sidik., "Struktur dan Fungsi Protein Kolagen". *Jurnal Pelangi Ilmu* 2, No. 5 (Mei 2009): h. 20-29.
- Kusrini, Eni. "Menggali Sumberdaya Genetik Udang Jerbung (*Fenneropenaeus merguensis* De Man) sebagai Kandidat Udang Budidaya di Indonesia". *Media Akuakultur* 6 no. 1 (2011): h. 49-53.
- Kusumastuti, Ari. "Pengenalan Pola Gelombang Khas dengan Interporasi". *Cuachy* 2, no. 1 (November 2011): h. 7-12.
- Kusumawati, Rinta, dkk., "Pengaruh Perendaman dalam Asam Klorida Terhadap Kualitas Gelatin Tulang Ikan Kakap (*Lutjanus sp.*)". *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 3, no. 1 (2008): h. 63-68.
- Martianingsih, Niniet dan Lukman Atmaja. "Analisis Sifat Kimia, Fisika dan Termal Gelatin dari Ekstraksi Kulit Ikan Pari (*Himantura gerrardi*) melalui Variasi Jenis Larutan Asam". *Prosiding Kimia* (2010): h.1-9.
- Miskah, Siti, dkk., "Pengaruh Konsentrasi CH_3COOH & HCl sebagai Pelarut dan Waktu Perendaman pada Pembuatan Gelatin Berbahan Baku Tulang/Kulit Kaki Ayam". *Jurnal Teknik Kimia* 17, no. 1 (Januari 2010): h. 1-6.
- Miwada, IN Sumetra dan IN. Simpen. "Optimalisasi Potensi Ceker Ayam (*Shank*) Hasil Limbah RPH melalui Metode Ekstraksi Termodifikasi untuk Menghasilkan Gelatin". *Ilmiah Peternakan* 10, no. 1 (September 2012): h. 1-11.
- Mulyono. *Kamus Kimia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Muzdaleni. "Analisis Kandungan Logam Berat Pb dan Fe dengan Metode Spektrofotometri Serapan Atom Terhadap Ikan Sardine di Pekanbaru". *Skripsi*. Pekanbaru: Fak. Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Ngginak, James, dkk., "Komponen Senyawa Aktif pada Udang Serta Aplikasinya dalam Pangan". *Sains Medika* 5, no. 2 (Juli 2013): h. 128-145.
- Nurimala, Mala, dkk., "Perbaikan Nilai Tambah Limbah Tulang Ikan Tuna (*Thunnus sp*) menjadi Gelatin serta Analisis Fisika-Kimia". *Teknologi Hasil Perikanan* 9, no. 2 (2006): h. 22-33.

- Pantow, Indra M, dkk., “Pengaruh Perbedaan Konsentrasi Larutan Asam Asetat (CH_3COOH) Terhadap Karakteristik Gelatin Kulit Kaki Ayam”. *Jurnal ZooteK* 36, no. 1 (Januari 2016): h. 23-32.
- Pratiwi, Riatna. “Aspek Biologi Udang Ekonomis Penting”. *Oseana* XXXIII, no. 2 (2008): h.15-24.
- Permata W, Yenita, dkk., “Gelatin dari Tulang Ikan Lele (*Clarias bathrachus*) Pembuatan dengan Metode Asam, Karakterisasi dan Aplikasinya sebagai *Thickener* pada Industri Sirup”. *Jurnal Ilmiah Widya Teknik* 15 no. 2 (2016): h. 146-152.
- Puspawati, N.M, dkk., “Isolasi Gelatin dari Kulit Kaki Ayam Broiler dan Karakterisasi Gugus Fungsinya dengan Spektrofotometri FTIR”. *Jurnal Kimia* 6, no. 1 (Januari 2012): h.79-87.
- Rachmania, Rizky Arcintha, dkk., “Ekstraksi Gelatin dari Tulang Ikan Tenggiri melalui Proses Hidrolisis menggunakan Larutan Basa”. *Media Farmasi* 10, no. 2 (September 2013): h. 18-28.
- Rahayu, Fajar dan Nurul Hidayati Fithriyah. “Pengaruh Waktu Ekstraksi Terhadap Rendemen Gelatin dari Tulang Ikan Nila Merah”. *Seminar Nasional Sains dan Teknologi* (2016): ISSN 2407-1846.
- Ramadani, Dewi. “Pengaruh Perbedaan Jenis Asam dan Waktu Demineralisasi pada Nilai Rendemen dan Sifat Fisiko Kimia Gelatin Tulang Sapi Bali”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Peternakan Universitas Hasanuddin, 2014.
- Ridhay, Ahmad, dkk., “Pengaruh Variasi Jenis Asam Terhadap Rendemen Gelatin Dari Tulang Ikan Cakalang (*Katsuwonus Pelamis*). *Kovalen* 2, no. 2 (2016): 44-53.
- Said, Muhammad Irfan, dkk., “Karakteristik Gelatin Kulit Kambing yang diproduksi melalui Proses Asam dan Basa”. *AGRITECH* 31, no. 3 (Agustus 2011): h. 190-200.
- Santoso, Candra, dkk., “Perbedaan Penggunaan Konsentrasi Larutan Asam Sitrat dalam Pembuatan Gelatin Tulang Rawan Ikan Pari Mondol (*Himantura gerradi*)”. *Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan* 4, no.2 (2015): h. 106-114.
- Sasmitaloka, Kirana Sanggrami, dkk., “Kajian Potensi Kulit Sapi Kering sebagai Bahan Dasar Produksi Gelatin Halal”. *Peternakan* 41, no. 3 (Agustus 2017): h. 328-337.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, vol 3. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siregar, Hadijah, dkk., “Pengaruh Jenis Pelarut dan Suhu Ekstraksi Kaki Ayam Terhadap Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin yang dihasilkan”. *Rekayasa Pangan dan Pert* 3, no. 2 (2015): h. 171-177.
- SNI. “*Mutu dan Cara Uji Gelatin*”. Indonesia: 1995.
- Sompie, Meity, dkk., “Pengaruh Perbedaan Suhu Ekstraksi terhadap Karakteristik Gelatin Kulit Kaki Ayam”. *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON* 1, no. 4 (Juli 2015): h. 792-795.

- Suhenry, Sri, dkk., "Proses Pembuatan Gelatin dari Kulit Kepala Sapi dengan Proses Hidrolisis Menggunakan Katalis HCl". *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia "Kejuangan"* (Maret 2015): h. 1-7.
- Sulistiyono, Edy, dkk., "Variasi Genetik Populasi Udang Putih (*Penaeus merguensis* de Man) di Juwana dan Banyuwangi berdasarkan Data Elektroforesis Enzim". *Bioteknologi* 2, no. 1 (Mei 2005): h. 1-8.
- Suryani, Nelly, dkk., "Kekuatan Gel Gelatin Tipe B dalam Formulasi Granul Terhadap Kemampuan Mukoadhesif". *Makara, Kesehatan* 13, no.1 (Juni 2009): h. 1-4.
- Suryati, dkk., "Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin dari Ceker Ayam dengan Proses Hidrolisis". *Jurnal Teknologi Kimia Unimal* 4, no. 2 (November 2015): h. 66-79.
- Suseno, Jatmiko Endro dan K. Sofjan Firdausi. "Rancang Bangun Spektroskopi FTIR (*Fourier Transform Infrared*) untuk Penentuan Kualitas Susu Sapi". *Berkala Fisika* 11, no. 1 (Januari 2008): h. 23-28.
- Syafiqoh, Fatmah. "Analisis Gelatin Sapi dan Gelatin Babi pada Produk Cangkang Kapsul Keras Obat dan Vitamin menggunakan FTIR dan KCKT". *Skripsi*. Jakarta: Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Tazwir, dkk., "Optimasi Pembuatan Gelatin dari Tulang Ikan Kaci-Kaci (*Plectorhynchus Chaetodonoides* Lac.) menggunakan berbagai Konsentrasi Asam dan Waktu Ekstraksi". *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 2, no. 1 (Juni 2007): h. 35-43.
- Trung, Trang Si, *et al.*, "Bioactive Compounds from By-Product of Shrimp Processing Industry in Vietnam". *Journal of Food and Drug Analysis* 20, no. 1 (2012): h. 194-197.
- Ulfah, Maria. "Pengaruh Konsentrasi Larutan Asam Asetat dan Lama Waktu Perendaman Terhadap Sifat-Sifat Gelatin Ceker Ayam". *AGRITECH* 31, no. 3 (Agustus 2011): h. 161-167.
- Vera. "Analisis Logam Timbal (Pb), Timah (Sn) dan Kadmium (Cd) dalam Buah Lengkeng Kemasan Kaleng secara Spektrofotometri Serapan Atom". *Skripsi*. Depok: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2011.
- Wicaksono, Ariq Suryo, dkk., "Pemanfaatan Limbah Tulang Ikan Tongkol (*Euthynnus Affinis*) Sebagai Gelatin (Studi Konsentrasi Asam Klorida dan Waktu Perendaman)". *Publikasi Ilmiah*. Malang: Fakultas pertanian Peternakan, 2017.
- Yenti, Revi, dkk., "Pengaruh Beberapa Jenis Larutan Asam pada Pembuatan Gelatin dari Kulit Ikan Sepat Rawa (*Trichogaster trichopterus*) Kering sebagai Gelatin Alternatif". *SCIENTIA* 5, no. 2 (Agustus 2015).
- Zhao, J, *et al.*, "Amino Acid Composition, Molecular Weight Distribution and Antioxidant Stability of Shrimp Processing Byproduct Hydrolysate". *American Journal of Food Technology* 6, no.10 (2011): h. 904-913.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Umum Penelitian



Lampiran 2. Analisis Data

1. Pembuatan Larutan Asam Sulfat (H₂SO₄)

Contoh perhitungan pembuatan larutan H₂SO₄ 1%

$$\begin{aligned}
 M_1 \times V_1 &= M_2 \times V_2 \\
 96\% \times V_1 &= 1\% \times 500 \text{ mL} \\
 V_1 &= \frac{5}{0,96} \\
 &= 5,2 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan pembuatan larutan asam sulfat 3% dan asam sulfat 6% dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas adalah sebagai berikut:

No.	Konsentrasi Asam Sulfat	Volume Asam Sulfat (V ₁)
1.	1%	5,2 mL
2.	3%	15,6 mL
3.	6%	31,2 mL

2. Analisis Data Gelatin Kulit Udang Jerbung

a. Rendemen (%)

Contoh perhitungan rendemen pada sampel gelatin menggunakan H₂SO₄ 1%.

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot bahan} &= 100 \text{ gram} \\
 \text{Bobot gelatin} &= 1,02 \text{ gram} \\
 \text{Rendemen (\%)} &= \frac{\text{Bobot gelatin}}{\text{Bobot bahan}} \times 100\% \\
 &= \frac{1,02 \text{ gram}}{100 \text{ gram}} \\
 &= 1,02 \%
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan rendemen (%) dengan rumus yang sama untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Sampel	Pengulangan	Rendemen (%)		
		1%	3%	6%
Gelatin dari kulit udang Jerbung	I	1,02	2,03	2,56
	II	0,80	2,25	2,74
	Rata-rata	0,91	2,14	2,65

b. Kadar Air (%)

Contoh perhitungan kadar air pada sampel gelatin menggunakan H₂SO₄ 1%.

$$\text{Bobot sampel} = 0,1000 \text{ gram}$$

$$\text{Bobot cawan+ sampel (W}_1\text{)} = 26,8708 \text{ gram}$$

$$\text{Bobot akhir (W}_2\text{)} = 26,8589 \text{ gram}$$

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{W_1 - W_2}{\text{Bobot sampel}} \times 100\%$$

$$= \frac{(26,8708 - 26,8589) \text{ gram}}{0,1000 \text{ gram}} = 11,9 \%$$

Hasil perhitungan kadar air (%) dengan rumus yang sama untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Sampel	Pengulangan	Kadar air (%)		
		1%	3%	6%
Gelatin dari kulit udang Jerbung	I	11,9	11,1	9,8
	II	12,8	10,9	8,6
	Rata-rata	12,35	11	9,2

c. Kadar Abu (%)

Contoh perhitungan kadar abu pada sampel gelatin menggunakan H₂SO₄ 1%.

$$\text{Bobot cawan kosong (A)} = 26,7708$$

$$\text{Bobot cawan+ sampel (B)} = 26,8708 \text{ gra}$$

$$\text{Bobot akhir (C)} = 26,8192 \text{ gram}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar abu (\%)} &= \frac{C-A}{B} \times 100\% \\ &= \frac{(26,8192-26,7708) \text{ gram}}{26,8708 \text{ gram}} \\ &= 0,18 \% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan kadar abu (%) dengan rumus yang sama untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Sampel	Pengulangan	Kadar abu (%)		
		1%	3%	6%
Gelatin dari kulit udang Jerbung	I	0,18	0,15	0,12
	II	0,16	0,14	0,08
	Rata-rata	0,17	0,14	0,10

d. Kandungan Logam Tembaga (Cu)

1) Pembuatan deret standar

Contoh perhitungan pembuatan deret standar dengan konsentrasi 0,1 ppm sebanyak 50 mL.

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 10 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 0,1 \text{ ppm}$$

$$V_1 = \frac{50 \text{ mL} \times 0,1 \text{ ppm}}{10 \text{ ppm}}$$

$$V_1 = 0,5 \text{ mL}$$

Untuk perhitungan pembuatan deret standar 0,2 ppm, 0,5 ppm, 1 ppm dan 2 ppm dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas yaitu sebagai berikut:

No.	Konsentrasi	Volume Awal (V_1)
1.	0,1 ppm	0,5 mL
2.	0,2 ppm	1 mL
3.	0,5 ppm	2,5 mL
4.	1 ppm	5 mL
5.	2 ppm	10 mL


2) Absorbansi Larutan Standar

No	Larutan Standar	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x.y	x ²	y ²
1.	Larutan Blanko	0,0	-0,0001	0	0	0,00000001
2.	1.	0,1	0,0066	0,00066	0,01	0,00004356
3.	2.	0,2	0,0118	0,00236	0,04	0,00013924
4.	3.	0,5	0,0338	0,0169	0,25	0,00114244
5.	4.	1	0,0677	0,0677	1	0,00458329
6.	5.	2	0,1500	0,3	4	0,0225
$\Sigma n = 6$		$\Sigma x = 3,8$	$\Sigma y = 0,27$	$\Sigma xy = 0,38762$	$\Sigma x^2 = 5,3$	$\Sigma y^2 = 0,284854$

3) Absorbansi Sampel

Sampel	Pengulangan	Absorbansi Logam Cu		
		1%	3%	6%
Gelatin dari kulit udang Jerbung	I	0,0050	0,0007	0,0272
	II	0,0050	0,0153	0,0019
	Rata-rata	0,005	0,008	0,01455

4) Grafik Larutan Standar



a) Perhitungan nilai b

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(6 \times 0,38762) - (3,8 \times 0,27)}{(6 \times 5,3) - (3,8)^2}$$

$$b = 0,0748$$

b) Perhitungan nilai a

$$a = y \text{ rata-rata} - b \cdot x \text{ rata-rata}$$

$$a = 0,045 - (0,0748 \times 0,6333)$$

$$a = -0,0023$$

$$y = a + bx$$

$$= -0,0023 + 0,0748 x$$

c) Perhitungan nilai R^2

$$R^2 = \frac{n\sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{((n(\sum x^2) - (\sum x)^2)) (n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{(6 \times 0,38762) - (3,8 \times 0,27)}{\sqrt{(6 \times 5,3) - (3,8)^2 (6 \times 0,0284854) - (0,27)^2}}$$

$$R^2 = 0,9964$$

d) Kandungan tembaga (Cu) dalam sampel pada konsentrasi 1%

$$y = a + bx$$

$$0,0050 = (-0,0023) + 0,0748 x$$

$$x = \frac{0,0050 + 0,0023}{0,0748}$$

$$x = 0,0975935829 \text{ mg/L}$$

Konsentrasi Cu dalam mg/kg

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi Cu} &= \frac{0,0975935829 \text{ mg/L} \times 0,05 \text{ L}}{0,00055 \text{ kg}} \\ &= 8,86 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$

Hasil perhitungan kandungan logam tembaga (Cu) dengan rumus yang sama untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Sampel	Pengulangan	Kandungan Logam Cu (mg/kg)		
		1%	3%	6%
Gelatin dari kulit udang Jerbung	I	8,86	3,64	35,85
	II	8,86	21,39	5,10
	Rata-rata	8,86	12,51	20,47

e. Kandungan Logam Kadmium (Cd)


No	Larutan Standar	Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x.y	x ²	y ²
1.	Larutan Blanko	0,0	0,0008	0	0	0,00000064
2.	1.	0,1	0,0168	0,00168	0,01	0,00028224
3.	2.	0,2	0,0279	0,00558	0,04	0,00077841
4.	3.	0,5	0,0790	0,0395	0,25	0,006241
5.	4.	1	0,1561	0,1561	1	0,02436721
6.	5.	2	0,3156	0,6312	4	0,09960336
$\Sigma n = 6$		$\Sigma x = 3,8$	$\Sigma y = 0,5962$	$\Sigma xy = 0,83406$	$\Sigma x^2 = 5,3$	$\Sigma y^2 = 0,13127286$

- 1) Absorbansi Larutan Standar
- 2) Absorbansi Sampel

Sampel	Pengulangan	Absorbansi Logam Cu		
		1%	3%	6%
Gelatin dari kulit udang Jerbung	I	0,0001	0,0000	0,0010
	II	0,0004	0,0007	0,0008
	Rata-rata	0,00025	0,00035	0,0009

- 3) Grafik Larutan Standar

Larutan standar



a) Perhitungan nilai b

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n\sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n(\sum x^2) - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{(6 \times 0,83406) - (3,8 \times 0,5962)}{(6 \times 5,3) - (3,8)^2}$$

$$b = 0,1577$$

b) Perhitungan nilai a

$$a = y \text{ rata-rata} - b \cdot x \text{ rata-rata}$$

$$a = 0,0993 - (0,1577 \times 0,6333)$$

$$a = -0,0005$$

$$y = a + bx$$

$$y = -0,0005 + 0,1557x$$

c) Perhitungan nilai R^2

$$R^2 = \frac{n\sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{((n(\sum x^2) - (\sum x)^2)) (n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{(6 \times 0,83406) - (3,8 \times 0,5962)}{\sqrt{(6 \times 5,3) - (3,8)^2 (6 \times 0,13127286) - (0,5962)^2}}$$

$$R^2 = 0,9998$$

d) Kandungan kadmium (Cd) dalam sampel pada konsentrasi 1%

$$y = a + bx$$

$$0,0001 = (-0,0005) + 0,1577 x$$

$$x = \frac{0,0001 + 0,0005}{0,1577}$$

$$x = 0,0038046925 \text{ mg/L}$$

Konsentrasi Cd dalam mg/kg

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi Cd} &= \frac{0,0038046925 \text{ mg/L} \times 0,05 \text{ L}}{0,00055 \text{ kg}} \\ &= 0,34 \text{ mg/kg} \end{aligned}$$


Hasil perhitungan kandungan logam kadmium (Cd) dengan rumus yang sama untuk konsentrasi 1%, 3% dan 6% adalah sebagai berikut:

Sampel	Pengulangan	Kandungan Logam Cd (mg/kg)		
		1%	3%	6%
Gelatin dari kulit udang Jerbung	I	0,34	0,28	0,86
	II	0,51	0,35	0,74
	Rata-rata	0,425	0,315	0,8

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 3. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin Menggunakan FTIR

1. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin + H₂SO₄ 1%



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	472.56	98.759	0.083	497.63	470.63	0.083	0.003
2	532.35	87.425	12.537	563.21	497.63	1.704	1.691
3	601.79	73.473	26.225	636.51	582.5	3.037	2.97
4	661.58	82.95	16.82	682.8	638.44	1.905	1.861
5	707.88	73.647	26.393	725.23	684.73	2.59	2.6
6	742.59	79.036	20.33	763.81	727.16	1.898	1.804
7	775.38	97.335	2.503	806.25	765.74	0.244	0.209
8	875.68	61.005	38.775	904.61	821.68	5.683	5.612
9	923.9	95.606	2.323	935.48	904.61	0.406	0.174
10	962.48	97.75	2.301	979.84	947.05	0.152	0.162
11	1006.84	97.134	3.108	1026.13	979.84	0.209	0.262
12	1037.7	97.567	2.49	1049.28	1026.13	0.135	0.141
13	1126.43	28.983	70.85	1217.08	1051.2	47.595	47.469
14	1273.02	70.281	29.772	1321.24	1219.01	9.074	9.089
15	1408.04	39.315	32.743	1435.04	1346.31	18.261	8.951
16	1448.54	57.86	12.171	1481.33	1436.97	7.335	2.09
17	1517.98	48.854	50.854	1587.42	1483.26	17.691	17.573
18	1654.92	17.903	59.185	1708.93	1589.34	53.865	40.185
19	1728.22	45.677	26.561	1766.8	1710.86	10.407	4.194
20	1797.66	92.764	7.068	1815.02	1782.23	0.527	0.505
21	1861.31	98.177	1.855	1880.6	1822.73	0.142	0.162
22	2127.48	97.084	2.926	2193.06	2017.54	1.088	1.067
23	2511.32	91.448	8.677	2544.11	2468.88	1.249	1.286
24	2605.83	95.591	3.886	2657.91	2546.04	1.168	0.94
25	2767.85	95.942	2.156	2804.5	2746.63	0.529	0.157
26	2872.01	58.687	12.795	2887.44	2804.5	9.374	2.491
27	2929.87	41.482	10.386	2943.37	2889.37	16.133	2.47
28	2960.73	41.048	18.515	3012.81	2945.3	13.376	2.96
29	3068.75	87.593	12.374	3126.61	3014.74	3.227	3.214
30	3404.36	28.65	71.895	3699.47	3128.54	195.687	197.028

Comment;

Date/Time; 7/30/2019 10:20:16 AM


Gelatin dari Kulit Udang + H₂SO₄ 1 %

No. of Scans;

Resolution;

Apodization;

2. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin + H₂SO₄ 3%



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	466.77	87.723	12.436	511.14	432.05	2.36	2.407
2	526.57	96.341	3.532	542	511.14	0.251	0.234
3	601.79	23.387	76.036	648.08	542	21.934	21.691
4	671.23	28.421	70.32	725.23	650.01	11.734	11.303
5	839.03	90.468	9.23	862.18	810.1	0.963	0.895
6	875.68	98.389	1.422	896.9	862.18	0.135	0.113
7	962.48	96.904	3.593	987.55	921.97	0.204	0.301
8	1008.77	87.927	12.208	1024.2	989.48	0.983	1.02
9	1138	0.634	4.819	1369.46	1126.43	147.916	2.499
10	1413.82	93.001	0.415	1423.47	1404.18	0.589	0.019
11	1454.33	88.975	6.841	1485.19	1431.18	1.83	0.889
12	1539.2	79.502	19.765	1585.49	1492.9	5.205	4.903
13	1624.06	24.966	52.266	1666.5	1587.42	23.331	12.117
14	1683.86	42.97	14.515	1782.23	1668.43	16.641	2.144
15	2113.98	95.941	3.633	2166.06	2083.12	0.763	0.605
16	2229.71	95.13	5.026	2283.72	2166.06	1.606	1.655
17	2360.87	85.346	8.934	2389.8	2343.51	1.806	0.799
18	2873.94	95.043	1.807	2891.3	2827.64	0.977	0.265
19	2929.87	91.863	2.388	2945.3	2893.22	1.452	0.255
20	2962.66	91.858	3.092	3001.24	2947.23	1.286	0.323
21	3408.22	10.494	22.284	3466.08	3255.84	119.862	28.847
22	3545.16	10.968	31.272	3718.76	3468.01	129.497	41.08

Comment;

Gelatin dari Kulit Udang + H₂SO₄ 3 %


Date/Time; 7/30/2019 10:25:52 AM

No. of Scans;

Resolution;

Apodization;

3. Hasil Analisis Gugus Fungsi Gelatin + H₂SO₄ 6%



No.	Peak	Intensity	Corr. Intensity	Base (H)	Base (L)	Area	Corr. Area
1	464.84	96.377	3.827	514.99	430.13	0.667	0.717
2	603.72	61.928	33.621	648.08	542	7.877	6.083
3	671.23	63.612	30.682	732.95	650.01	4.505	3.125
4	839.03	97.966	2.082	866.04	800.46	0.193	0.204
5	1010.7	96.221	3.244	1026.13	987.55	0.368	0.277
6	1120.64	15.156	5.227	1126.43	1028.06	26.029	0.737
7	1143.79	12.809	10.145	1301.95	1128.36	46.611	3.309
8	1400.32	97.395	2.373	1429.25	1373.32	0.348	0.291
9	1454.33	97.475	2.38	1483.26	1429.25	0.29	0.258
10	1541.12	90.359	9.349	1581.63	1483.26	2.362	2.254
11	1624.06	61.563	27.907	1666.5	1583.56	8.407	4.206
12	1681.93	76.121	5.802	1762.94	1668.43	4.519	0.512
13	2113.98	98.634	0.949	2160.27	2077.33	0.312	0.154
14	2220.07	98.231	1.109	2277.93	2160.27	0.71	0.371
15	2380.87	86.342	7.343	2391.73	2345.44	1.741	0.687
16	2929.87	97.435	1.019	2947.23	2893.22	0.429	0.103
17	2962.66	97.664	0.866	3018.6	2947.23	0.377	0.074
18	3406.29	34.765	27.431	3468.01	3101.54	64.466	17.053
19	3545.16	36.097	32.096	3660.89	3469.94	49.456	19.375

Comment;

Gelatin dari Kulit Udag + H₂SO₄ 6%

Date/Time; 7/24/2019 1:59:10 PM


No. of Scans;

Resolution;


Apodization;

Lampiran 4. Hasil Analisis Kandungan Logam pada Gelatin dengan SSA

1. Analisis Kandungan Logam Kadmium (Cd) pada Gelatin



2. Analisis Kandungan Logam Tembaga (Cu) pada Gelatin



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian




Kulit udang Jerbung



Ekstraksi Gelatin



Pengeringan Gelatin



Gelatin Bubuk



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Sari Rahmawati, kelahiran Maramba, 15 Agustus 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Darwoto dan Rosmiati. Pada tahun 2003 penulis memulai pendidikan di jenjang sekolah dasar di SDN NO. 125 Maramba. Kemudian menyelesaikan pendidikan di SMPN 3 Wotu pada tahun 2012 dan di SMAN 1 Wotu pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.