


**UJI KUAT TEKAN DAN DAYA SERAP AIR BATAKO
DENGAN VARIASI PENAMBAHAN ABU CANGKANG KERANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains Jurusan Fisika
Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

OLEH

LEIS DAVID

NIM.60400114021

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batako Dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang” yang disusun oleh Leis David, Nim : 60400114021 Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 25 Dzulhijjah 1440 H dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika.


Gowa, 26 Agustus 2019 M
25 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Rahmaniah, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Fitriyanti, S.Si., M.Sc	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Abdullah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:

 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 197114022000031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leis David
NIM : 60400114021
Tempat/Tgl.Lahir : Kalatiri/05 Oktober 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Fisika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batako
Dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang
Kerang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 30 Agustus 2019

Penyusun,



Leis David
NIM: 60400114021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas cinta kasihnya yang selalu tercurah pada kita semua, atas rahmatNya sehingga kita masih bisa menapaki setiap episode hidup yang telah ditetapkanNya. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada kekasih Allah swt. baginda Muhammad saw. Manusia paling sempurna yang telah menanamkan cinta di hati kita semua, manusia yang membuat kita menangis ketika membaca kisahnya. Manusia yang datang kepadaku dan kepada kita semua dengan senyum yang paling sempurna.

Alhamdulillah berkat petunjuk dan kemudahanNya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batako Dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak **Junaid** dan Ibu **Hijrah**) yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta

doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.** selaku ketua jurusan dan pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Kepada Ibu **Ria Rezki Hamzah, S.Pd., M.Pd** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran untuk terus membimbing, mengarahkan dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2015 - 2019
2. Bapak **Prof. H. Hamdan Johannis, M.A., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2015-2019.

4. Bapak **Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustamin, M.Pd** beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik selama ini.
5. Bapak **Ihsan, S.Pd, M.Si** selaku Sekertaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama masa studi.
6. Ibu **Fitriyanti, S.Si., M.Sc** selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan, krittikan dan motivasi dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak **Dr. Abdullah, M.Ag.** selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan, krittikan dan motivasi dalam perbaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar yang menuntun dan membantu penelitian ini, terkhusus kepada Bapak **Syahrir** yang membantu memberikan saran, masukan, kritikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada ibu **Hadiningsih, S.E** Staf dan Laboran Jurusan Fisika yang telah segenap membantu dengan ketulusan hati sehingga terselesainya skripsi ini.
11. Kepada **staf BBIHP** yang telah segenap hati dan ketulusan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini

12. Segenap **civitas akademik** fakultas sains dan teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terima kasih banyak atas semua bantuannya selama masa studi dan masa penyusunannya sampai akhir penyelesaian mendapat gelar sarjana sains.
13. Kepada teman-teman fisika angkatan 2014 (**INERSIA**) yang telah banyak membantu penulis selama masa studi dan masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada para teman-teman **KKN angkatan 58** yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
15. Segenap kawan-kawan dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah turut membantu memberikan do'a, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis hanya dapat berdoa semoga mereka mendapat balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah swt. Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan penulis juga mengakui bahwa dalam penyusunan tugas akhir (skripsi) ini masih banyak terdapat kekurangan, olehnya itu untuk menjadikan tulisan ini lebih baik, menulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga apapun yang kita lakukan selama ini diridhai oleh Allah swt. Amin.

Makassar, Agustus 2019

Penyusun,



Leis David
60400114021

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	(1-6)
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	(7-42)
2.1 Batako.....	7
2.2 Cangkang Kerang.....	33
2.3 Kuat Tekan.....	36
2.4 Daya Serap Air.....	38
2.5 Tinjauan Islam Tentang Penelitian.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	(43-49)
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	43


3.2. Alat dan Bahan	43
3.3. Prosedur Penelitian	44
3.4. Tabel Pengamatan.....	47
3.5. Jadwal Kegiatan	48
3.6. Bagan Alir Penelitian	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	..(50-57)
4.1 Hasil.....	50
4.2 Pembahasan	55
BAB V PENUTUP.....	..(58-59)
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	..(60-62)
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Berat Jenis Batako (Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (1982: 10-12))	13
2.2	Syarat-syarat fisis pada batako sesuai SNI 03-0349-1989	14
2.3	Gradasi Menurut Kekasaran Pasir (SK SNI-T-15-1990-03)	17
2.4	Susunan unsur semen porland (Tjokrodimuljo, 2007)	31
3.1	Tabel perbandingan campuran bahan	45
3.2	tabel pengamatan uji kuat tekan	47
3.3	Tabel pengamatan daya serap air	47
3.4	Tabel jadwal kegiatan	48
4.1	Tabel hasil uji kuat tekan batako	51
4.2	Tabel hasil pengujian daya serap air	53


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
2.1	Batako berlubang	9
2.2	Batako pejal	10
4.1	Model pembuatan batako	50



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
4.1	Pengaruh penambahan abu cangkang kerang dengan variasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batako	52
4.2	Pengaruh penambahan abu cangkang kerang dengan variasi komposisinya terhadap nilai daya serap air pada batako	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Keterangan	Hal
1	Hasil Penelitian	L.I
2	Dokumentasi Penelitian	L.II
3	Persuratan	L.III



ABSTRAK

Nama : Leis David
NIM : 60400114021
Judul : Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batako Dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengujian batako dengan memanfaatkan abu cangkang kerang sebagai campuran dalam pembuatan batako yang ramah lingkungan dengan komposisi dan persentase yang bervariasi dengan variasi abu cangkang kerang 5%,15%,25% dan 30%. Hasil penelitian menunjukkan diperoleh kuat tekan batako dengan batas maksimum penambahan abu cangkang kerang 25 % dengan nilai kuat tekan 31,72 Kg/cm² dan nilai kuat tekan batako minimum terjadi pada penambahan abu cangkang kerang 30% dengan nilai kuat tekan 20,95 Kg/cm². Sedangkan diperoleh daya serap air maksimum terjadi pada penambahan cangkang kerang 25 % dengan nilai daya serap air 7,97% dan nilai daya serap air minimum terjadi pada penambahan abu cangkang kerang 30% dengan nilai daya serap air 2,14%. Hal ini sesuai dengan standar SNI 3-0349-1989 kategori kelas IV tingkat mutu bata beton pejal dengan nilai kuat tekan 25 Kg/cm² dan nilai daya serap air pada batako untuk semua sampel memenuhi kriteria karena nilai daya serap semua sampel lebih kecil dari 20 %.

Kata Kunci: Batako, abu cangkang kerang, kuat tekan, daya serap air

ABSTRACT

Nama : Leis David
NIM : 60400114021
Judul : Uji Kuat Tekan Dan Daya Serap Air Batako Dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang

This research aims to know bricks testing by using the seashells ash as a blend in the eco-friendly construction of the bricks with varying composition and percentage variation seashells ash 5%, 15%, 25% and 30%. This research showed compressive strength brick obtained by adding the maximum limit of 25% seashells ash with the compressive strength 31.72Kg / cm² and minimum brick compressive strength value occurs in the addition of 30% seashells ash with compressive strength value of 20.95 kg / cm², While obtained the maximum water absorption occurs in the addition of 25% of seashells ash with water absorption values of 7.97% and a minimum value of water absorption occurs in the addition of 30% seashells ash with water absorption value of 2.14%, It is appropriate with SNI standards 3-0349-1989 category IV class quality level of solid brick with the compressive strength of 25 kg / cm² and the value of water absorption in brick for all samples meet the criteria because the value of the absorption of all samples is less than 20%.

Keywords: brick, seashells ash, compressive strength, water absorption



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Di zaman modern ini perkembangan pembangunan rumah di kota – kota besar yang ada di Indonesia sudah menggunakan bahan material bata beton (batako). Bangunan konvensional yang dulu masih menggunakan dinding kayu dan batu bata (tanah liat) perlahan ditinggalkan. Penggunaan batako untuk pembangunan lebih cepat dibandingkan dengan dengan bahan konvensional yang lain. Selain lebih cepat untuk membangun suatu bangunan, batako juga memiliki ketahanan lebih awet jika dibandingkan dengan bahan konvensional lainnya.

Batako menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bata yang terbuat dari adukan pasir dan tras atau semen, campuran air dan berongga, serta memiliki ukuran lebih besar dari bata biasa. Batako juga disebut “*conblock*” (SNI 03-0349-1989) atau batu cetak beton, yaitu komponen bangunan yang dibuat dari campuran semen Portland atau pozolan, pasir, air dan atau tanpa bahan tambahan lainnya (additive), dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat dan dapat digunakan sebagai bahan untuk pasangan dinding. Menurut Mulyono (2006) beton adalah suatu bahan bangunan yang penyusunnya terdiri dari bahan semen hidrolis, pasir, air dan bahan tambah lainnya. Sedangkan Segal dkk. (1994) mengungkapkan beton merupakan komposit dari bahan batuan yang direkatkan oleh bahan perekat.

Penggunaan bata beton dinilai ekonomis, praktis dan sudah banyak diproduksi dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan batu bata. Seperti halnya dengan batu bata, batako juga digunakan sebagai komponen suatu bangunan dinding.

Material bangunan yang sering digunakan untuk bangunan rumah dan gedung adalah bata beton. Bata beton merupakan salah satu material untuk bangunan dinding. Bahan untuk membuat batako hampir semua berasal dari alam. Dalam rangka mengurangi eksplorasi penggunaan material alam yang berlebihan, maka perlu dilakukan penelitian tentang bahan material pengganti material alam pada pembuatan batako. Salah satu bahan pengganti adalah limbah industri. Limbah industri biasanya banyak terbuang dilingkungan sehingga perlu dimanfaatkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan.

Limbah yang selama ini dibuang begitu saja akan berisiko menyebabkan rusaknya lingkungan. Limbah rumah tangga contohnya, banyak sekali makanan yang berasal dari hewan bercangkang yang hanya dikonsumsi bagian dagingnya saja, sedangkan cangkangnya dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan secara optimal. Oleh sebab itu penulis berinisiatif mencoba memanfaatkan limbah – limbah dari cangkang kulit tersebut menjadi bahan alternatif pengganti semen pada campuran pembuatan batako. Bahan alternatif tersebut adalah kulit kerang. Ketersediaan limbah kerang sendiri sangat banyak, limbah-limbah tersebut kebanyakan berasal dari limbah warga sekitar yang bekerja sebagai pengupas kerang sehingga menimbulkan pencemaran yang cukup serius. Pada kulit kerang

memiliki kandungan karbonat tinggi dan kalsium sekitar 38% yang hampir mirip dengan kandungan senyawa pada semen. Selama ini manfaat limbah padat tersebut belum optimal. Limbah ini hanya dimanfaatkan untuk menimbun areal disekitar pabrik (*landfill*), penjernih air, bahan obat-obatan, dan kerajinan tangan.

Hal inilah yang mengakibatkan perlunya upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu alternatif mengatasi jumlah limbah tersebut peneliti melakukan daur ulang limbah kulit kerang menjadi bahan campuran pembuatan batako. Pada penelitian ini akan dilakukan uji kuat tekan dan daya serap air batako yang direncanakan pada tingkat mutu menurut SNI 03-0349-1989.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Nurrohman Widiyanto (2013) yang berjudul “Pengaruh Abu Kulit Kerang Sebagai Pengganti Sebagian Semen pada Pembuatan Beton”. Substitusi abu kulit kerang sebesar 7,5%, 10%, 12,5% dan didapatkan kuat tekan optimum beton pada umur 28 hari pada campuran 7,5% sebesar 24,5 kg/cm², lebih tinggi dari beton normal sebesar 22,74 kg/cm². Menurut penelitian Dwi Nur Sasongko (2014) yang berjudul “Studi Kuat Tekan Batako Berlubang Dengan Menggunakan *Fly Ash* Sebagai Bahan Tambah Dalam Campuran Batako Mengacu pada Tingkat Mutu SNI 03-0349-1989”. Penambahan limbah *fly ash* yang diberikan sebanyak 10%, 20%, 30%, dan 40% dari berat dengan perbandingan campuran 1 PC : 6 PS dengan f.a.s 0,6, pengujian dilakukan pada umur 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kuat tekan tertinggi terdapat pada variasi 20% yaitu sebesar 65,12 kg/cm², lebih tinggi dari batako normal yang hanya memiliki kuat tekan sebesar 49,38 kg/cm².

Dari uraian diatas maka dilakukan penelitian ini untuk mengetahui pengujian batako dengan memanfaatkan abu cangkang kerang sebagai campuran dalam pembuatan batako yang ramah lingkungan dengan komposisi dan persentase yang bervariasi. Diharapkan abu cangkang kerang tersebut dapat dipakai sebagai bahan pembuatan batako dan menghasilkan kekuatan yang tidak jauh berbeda dari batako konvensional yang ada saat ini.

1.2 Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengujian nilai kuat tekan batako dengan memakai bahan tambah dari abu cangkang kerang.
2. Bagaimana pengujian daya serap air batako dengan memakai bahan tambah dari abu cangkang kerang.

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persentase optimal pengganti sebagian semen dengan abu cangkang kerang untuk mencapai kuat tekan pada batako.
2. Untuk mengetahui persentase optimal penggantian sebagian agregat halus (semen) dengan abu cangkang kerang untuk mencapai daya serap air yang optimal pada batako.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat berguna karena dapat menghasilkan informasi mengenai permasalahan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi dalam bidang ilmu pengetahuan bahan bangunan pengaruh abu cangkang kerang terhadap kuat tekan batako.
- b. Memberikan informasi untuk memanfaatkan abu cangkang kerang sebagai alternatif bahan bangunan.
- c. Memberikan informasi mengenai cara mengurangi kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah cangkang kerang yang merupakan limbah yang sampai sekarang belum sepenuhnya dimanfaatkan.

2. Manfaat Praktis

- a. Menginformasikan mengenai abu cangkang kerang sebagai bahan campuran pembuatan batako.
- b. Diadakannya penelitian ini diharapkan mendapatkan formula yang tepat, untuk memperoleh batako yang ringan dengan kuat tekan maksimal.

1.5 Ruang lingkup

Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi maka dibuat batasan masalah sebagai berikut:

1. Penggantian sebagian agregat halus (semen) dengan abu cangkang kerang dengan variasi perbandingan semen, pasir, dan abu cangkang kerang.

2. Pengaruh penggantian sebagian agregat halus (semen) dengan abu cangkang kerang dengan variasi penambahan abu cangkang kerang 5%,15%, 25%, dan 30%
3. Alat pengujian batako untuk uji kuat tekan menggunakan alat Universal Mechine Testometric (UMT).
4. Berat total campuran yang digunakan untuk membuat satu batako yaitu 5 kg yang terdiri dari abu cangkang kerang untuk setiap sampel 200 gram, 400 gram, 600 gram, dan 700 gram. Untuk semen sendiri pada setiap sampel yaitu 800 gram, 600 gram, 400 gram, dan 300 gram. Serta untuk pasir dengan massa yang konstan untuk setiap sampel yaitu 4 kg.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Batako

Bata beton atau batako merupakan salah satu bahan bangunan yang berupa batu-batuan yang pengerasannya tidak perlu dibakar dengan bahan pembentuk yang berupa campuran pasir, semen, dan air. Setelah itu, dicetak melalui proses pemadatan sehingga menjadi bentuk balok dengan ukuran tertentu, yang dimana proses pengerasan tidak perlu melalui pembakaran serta untuk perawatannya ditempatkan pada tempat yang lembab atau tidak terkena sinar matahari langsung atau hujan, tetapi pada pembuatannya dicetak sedemikian rupa hingga memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan dapat digunakan sebagai bahan untuk dinding bangunan (Wisnuwijanarko, 2008)

Batako atau bata beton merupakan sejenis batu cetak yang dibuat dari campuran tras, semen dan air atau dapat dibuat dengan campuran semen, pasir, kapur dan ditambah air pada keadaan *pollen* (lekat) dicetak menjadi balok-balok dalam ukuran tertentu. Menurut SNI 03-0349-1989 bata beton (batako) adalah komponen berbentuk bata yang dibuat dari bahan utama semen portland, air dan agregat yang biasanya digunakan untuk pasangan dinding. Bentuk dari batako/batu cetak itu sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu batako yang berlubang (*hollow block*) dan batako pejal (*solid block*) serta memiliki ukuran yang bervariasi (Misbachul Munir, 2008).

Batako atau bata beton pada bahan bangunan mempunyai beberapa keuntungan dan kerugian. Keuntungan menggunakan batako dalam bangunan adalah tiap m² pasangan dinding, penggunaannya batako lebih sedikit jika dibandingkan dengan menggunakan batu bata, berarti secara kuantitatif terdapat suatu pengurangan biaya. Keuntungan lain dari penggunaan batako adalah akan mengurangi efek kerusakan lingkungan khususnya lahan pertanian yang dijadikan sebagai pembuatan batu bata. Untuk kerugian penggunaan batako meliputi proses pembuatannya yang membutuhkan waktu yang cukup lama kurang lebih 3 minggu, pengangkutan bisa membuat pecah dan retak, karena ukurannya yang lumayan besar dan proses pengeringannya yang cukup lama (A.G Tamrin,2008)

Batako adalah campuran dari agregat halus (pasir, air, semen, atau jenis agregat lainnya) dengan semen yang dipersatukan oleh air dalam perbandingan tertentu. Supaya batako yang diperoleh memenuhi persyaratan yang diinginkan, diharapkan agregat diuji terlebih dahulu kemudian membuat uji coba batako setelah mix design dilakukan (S. Wuryatii dan R.Candra,2001)

Berdasarkan bentuknya batako digolongkan dalam dua kelompok utama yaitu :

a. Batako berlubang

Bata beton berlubang yaitu bata yang terbuat dari campuran bahan perekat hidrolis atau sejenisnya ditambah dengan agregat dan air dengan atau tanpa bahan pembantu lainnya dan mempunyai luas penampang

lubang lebih dari 25% luas penampang batanya dan volume lubang lebih besar dari 25% volume batanya (Putri, 2017).


Batako atau bata beton berlubang memiliki sifat penghantar panas yang lebih optimal dibandingkan dengan batako padat ketika menggunakan bahan dan ketebalan yang sama. Bata beton berlubang memiliki beberapa keunggulan dari batu bata, seperti beratnya hanya 1/3 dari batu bata dengan jumlah yang sama dan dapat disusun empat kali lebih cepat dan lebih kuat untuk semua penggunaan yang biasanya menggunakan batu bata. Bata beton memiliki keunggulan lain yaitu kedap panas (Muller, 2006).



Gambar 2.1. batako berlubang (Sumber : syamsuir, 2018)

b. Batako pejal

Bata beton pejal adalah bata beton yang memiliki luas penampang pejal 75% atau lebih luas penampang seluruhnya, dan memiliki volume pejal lebih dari 75% volume seluruhnya (Putri, 2017).



Gambar 2.2. batako pejal (Sumber : syamsuir, 2018)

Bata beton atau batako diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu batako normal dan batako ringan. Batako normal tergolong bata beton yang memiliki densitas $2200 - 2400 \text{ kg/m}^3$ dan kekuatannya tergantung komposisi campuran beton (*mix design*). Sedangkan batako ringan merupakan bata beton yang memiliki densitas $< 1800 \text{ kg/m}^3$, yang kekuatannya biasanya disesuaikan pada penggunaan dan pencampuran bahan bakunya (*mix design*). Batako berdasarkan bahan pembuatannya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Batako putih (tras)

Batako putih yang terbuat dari campuran tras, batu kapur, dan air. Kemudian campuran tersebut dicetak dengan ukuran tertentu. Tras sendiri merupakan jenis tanah yang berwarna putih/putih kecoklatan yang berasal

dari pelapukan batu-batuan gunung berapi, warnanya ada yang putih dan ada juga yang putih kecoklatan. Umumnya memiliki ukuran panjang 25-3 cm, tebal 8-10 cm, dan tinggi 14-18 cm.

b. Batako semen/ batako pres

Batako pres terbuat dari campuran semen dan abu batu atau pasir. Ada yang dibuat secara manual (menggunakan tangan), ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Perbedaannya bisa dilihat pada kepadatan permukaan batakonya. Umumnya batako ini memiliki ukuran panjang 36-40 cm, tebal 8-10 cm, dan tinggi 18-20 cm.

c. Batako ringan

Batako ringan terbuat dari bahan utama pasir kuarsa, semen, kapur dan bahan lain yang dikategorikan sebagai bahan-bahan untuk batako ringan. (Putri, 2017).

Menurut Agus DD saat ini penggunaan batako sebagai bahan pembuat dinding lebih dipilih mengingat batako mempunyai kelebihan dibanding bahan bangunan antara lain sebagai berikut :

- 1 Praktis: mudah pemasangannya dan sangat cepat. Perbandingan dengan bata merah 1:4. Batako padat memiliki 2 ukuran yaitu "satu utuh" dan "tengahan". Dengan adanya ukuran menengah tersebut, pekerja/tukang bangunan tidak perlu memotong batako tersebut. Selain memakan waktu kerja, juga dapat mempengaruhi kerapian bangunan nantinya. Batako juga

memiliki 2 jenis, khusus untuk pondasi (merah) dan khusus untuk dinding (kuning).

2. Cepat: karena mudah pemasangannya, otomatis cepat waktu dalam pengerjaannya. Penghematan waktu artinya penghematan biaya untuk ongkos tukang. Dengan batako tersebut bangunan dapat langsung diaci, tanpa plesteran terlebih dahulu. Sehingga kita tidak perlu kehilangan pasir dan semen lebih banyak. Dapat dibayangkan berapa banyak penghematan yang bisa kita lakukan. Kita sudah mendapatkan suatu bangunan dengan kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Kuat: dicampur dengan komposisi yang tepat dengan bahan yang berkualitas baik, menjadi jaminan kualitas. Bahan: pasir putih, semen dan puing ditambah pengeras, semua dengan variasi dan komposisi yang tepat. Komposisi penggunaan semen pada batako padat merah (khusus pondasi) tidak sama dengan batako padat kuning (khusus dinding), karena kita sesuaikan dengan fungsinya. Kekuatan batako juga disebabkan oleh bentuknya, yang dicetak sedemikian rupa sehingga memiliki daya ikat yang sangat kuat satu dengan yang lainnya. Batako memiliki cekungan disekelilingnya, yang menghasilkan ikatan/cengkeram sangat kuat.
4. Ekonomis: berkaitan harga jika dibandingkan dengan kualitas bangunan. Dinding 1 m x 1 m menggunakan 19 batako, tanpa kita harus kehilangan biaya lebih utk membeli pasir, semen dan ongkos tukang lebih banyak, 1 m³ dapat digunakan untuk membangun dinding menjadi 11 m².

Penggunaan adukan dapat lebih hemat, tanpa ada adukan yang harus banyak terbuang karena jatuh ke tanah (plesteran). Karena bentuk dan ukuran tetap, untuk memperkirakan jumlah penggunaan batako dapat lebih mudah diprediksi atau dihitung. Sehingga resiko ketika pembelian batako dapat diminimalisir.

Tabel 1. Berat Jenis Batako

Material	massa jenis (kg/m)
Baja	7850
Beton berlubang	2400
Batu bata	1500
Batako	1800
Kayu	800
Beton ringan aerasi	500 - 780

Sumber : Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia (1982: 10-12)

Menurut PUBI-1986 (Persyaratan Umum Bahan Bangunan di Indonesia), berdasarkan pemakaiannya bata beton dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu :

- a. Batako atau bata beton mutu A1 adalah bata beton yang tidak digunakan untuk konstruksi bangunan yang tidak memikul beban, dinding penyekat dan lain-lain serta konstruksi yang terlindung dari cuaca luar.
- b. Batako atau bata beton mutu A2 adalah bata beton yang digunakan hanya untuk konstruksi bangunan seperti pada jenis batako mutu A1, hanya permukaan dinding konstruksi dari bata beton tersebut boleh tidak dipleseter.
- c. Batako atau bata beton mutu B1 adalah bata beton yang digunakan untuk konstruksi bangunan yang memikul beban, tetapi penggunaannya hanya

untuk konstruksi yang terlindung dari cuaca luar (untuk konstruksi dibawah atap).

- d. Batako atau bata beton mutu B2 adalah bata beton yang digunakan untuk konstruksi bangunan memikul beban dan bisa juga digunakan untuk konstruksi yang tidak terlindungi (untuk konstruksi diluar atap).

menurut SNI 03-0349-1989 batako atau bata beton harus memenuhi syarat-syarat fisis berikut.

Tabel 2. Syarat-syarat fisis pada batako sesuai SNI 03-0349-1989

No	Syarat Fisis	Satuan	Tingkat mutu bata beton pejal				tingkat mutu bata beton berlubang			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Kuat tekan bruto rata-rata	kg/m ²	100	70	40	25	70	50	35	20
2	Kuat tekan bruto masing-masing benda uji	kg/m ²	90	65	35	21	65	45	30	17
3	Penyerapan air rata-rata maksimum	%	25	35			25	35		

Keterangan : kuat tekan bruto adalah beban tekan keseluruhan pada waktu benda uji pecah, dibagi dengan luas ukuran nyata dari bata termasuk luas lubang serta cekungan tepi (SNI 03-0349-1989)

Bahan pembuatan batako pada umumnya adalah pasir, semen, dan air atau tanpa bahan tambahan. Berikut ini akan dijelaskan sekilas tentang bahan-bahan penyusun batako.

1. Pasir

Pasir adalah butiran mineral alami/buatan sebagai bahan pengisi dalam campuran batako. Pasir memiliki ukuran butiran yang berkisar antara 0,075 mm sampai 4,80 mm. dan apabila ukurannya lebih dari 4,80 mm disebut

agregat kasar. Pasir dengan bentuk yang tajam dan keras cocok untuk pembuatan batako. Agregat halus atau pasir tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5% (ditentukan dalam keadaan kering). Pasir dengan Modulus kehalusan antara 2,5-3,2 sangat baik digunakan untuk pembuatan batako. Agregat halus atau pasir pada pengerjaan beton seperti pasir dari alam maupun buatan memiliki ukuran tidak lebih dari 40 mm (Mulyono, 2005)

Agregat diperoleh dari sumber daya alam yang telah mengalami pengecilan ukuran secara alami (misalnya pasir) atau dapat juga diperoleh dengan memecah batu alam. Agregat untuk bahan bangunan sebaiknya dipilih yang memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Pada agregat halus jumlah kandungan kotoran tidak lebih dari 5 persen untuk beton sampai 10 Mpa, dan 2,5 persen untuk beton mutu yang lebih tinggi. Pada agregat kasar kandungan kotoran ini dibatasi sampai maksimum 1 persen. Jika agregat mengandung kotoran lebih dari batas-batas maksimum tersebut maka harus dicuci dengan air bersih.
- b. Harus tidak mengandung garam yang mengisap air dari udara.
- c. Harus benar-benar tidak mengandung zat organis. Kandungan zat organis dapat mengurangi mutu beton. Bila direndam dalam larutan 3% NaOH, cairan diatas enfan tidak boleh lebih gelap dari warna pembeding. Agregat yang tidak diperiksa dengan percobaan warna dapat juga dipakai jika kuat tekan adukan dengan agregat tersebut umur 7 dan 28 hari tidak kurang dari 95% daripada kuat tekan adukan dengan agregat yang sama

tetapi telah dicuci dalam larutan 3% NaOH dan kemudian dicuci dengan air bersih, pada umur yang sama.

- d. Harus memiliki variasi butir yang baik (Indra, 2015).
- e. Agregat halus atau pasir harus tersusun dari butir-butir yang beraneka ragam ukurannya dan jika diayak dengan susunan ayakan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Sisa diatas ayakan 0,25 mm, harus berkisar 80% - 95% berat
 - Sisa diatas ayakan 1 mm, harus minimum 10% berat
 - Sisa diatas ayakan 4 mm, harus minimum 2% berat
- f. Pasir laut yang dari laut tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai agregat halus kecuali dengan petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui.

Agregat halus atau pasir merupakan bahan pengisi yang dipakai bersama bahan pengikat dan air untuk membentuk campuran yang padat dan keras. Pasir yang dimaksud adalah butiran-butiran mineral yang keras dengan ukuran butiran antara 0,15mm sampai 5mm Agregat halus atau pasir untuk bata beton (batako pejal) dapat berupa pasir alam hasil disintregasi alam dari batuan atau berupa pasir buatan yang didapatkan dari alat pemecah batu (Putri, 2017).

Berdasarkan SK-SNI-S-04-1989-F syarat-syarat untuk agregat halus, adalah agregat halus terdiri dari butir-butir tajam, kekal dengan gradasi yang

beraneka ragam, dan keras. Agregat halus tidak diperbolehkan mengandung lumpur lebih dari 5% dari total berat agregatnya, bahan-bahan organik dan reaksi terhadap alkali harus negatif. Gradasi agregat merupakan distribusi ukuran butiran suatu agregat. Berdasarkan SK SNI-T-15-1990-03 kekasaran pasir dapat dikelompokkan menjadi empat bagian menurut gradasinya seperti pada tabel.3 berikut :

Tabel 3. Gradasi Menurut Kekasaran Pasir

Lubang Ayakan (mm)	Persen Berat Butir Yang Lewat Ayakan			
	Daerah I	Daerah II	Daerah III	Daerah IV
10	100	100	100	100
4,8	90 – 100	90 – 100	90 – 100	95 – 100
2,4	60 – 95	75 – 100	85 – 100	95 – 100
1,2	30 – 75	55 – 90	75 – 100	90 – 100
0,6	15 – 34	33 – 59	60 – 79	80 – 100
0,3	5 – 20	8 – 30	12 – 40	15 – 100

Sumber : SK SNI-T-15-1990-03

Keterangan :

Daerah I : Pasir Kasar

Daerah II : Pasir Agak Kasar
Daerah III : Pasir Agak Halus
Daerah IV : Pasir Halus

2. Semen

Kata semen berasal dari bahasa Inggris yaitu "*cement*" yang bermakna pengikat atau perekat. Kata "*cement*" berasal dari bahasa latin "*cementum*" yang berarti nama yang diberikan kepada batu kapur yang abunya dipergunakan sebagai bahan campuran (mortar) lebih dari 2000 tahun yang lalu di negara Italia. Pada perkembangan kata dari "*cement*" sedikit mengalami perubahan, seperti pada abad pertengahan semen diartikan sebagai segala macam bahan pengikat/perekat seperti "*rubber cement*", termasuk juga *portland cement*. Semen dapat berarti sebagai pengikat (*bonding material*) yang biasanya digunakan bersama batu, batu kerikil, pasir dan material yang lain untuk pembuatan bangunan, gedung, saluran air, dan konstruksi bangunan lainnya. Semen juga dimaknakan sebagai perekat (*binders*) hidrolis terhadap senyawa anorganik, dan daya rekat semen akan timbul jika semen tersebut dicampurkan dengan air (Agus Yulianto, 1995).

Semen Portland diartikan sebagai produk yang diperoleh dari penggilingan halus klinker yang terutama tersusun dari kalsium silikat hidraulik dan mengandung satu atau dua bentuk kalsium silikat sebagai tambahan. Salah satu kemampuan kalsium hidraulik yaitu dapat mengeras

tanpa pengeringan atau kontak langsung dengan karbon dioksida yang ada udara, dan hal ini berbeda dengan perekat anorganik seperti Plaster Paris. Reaksi yang akan terjadi pada pengerasan semen adalah hidrasi dan hidrolisis (George, 1996).

Semen adalah material perekat yang memiliki bentuk halus dan apabila dicampurkan dengan air akan mengalami reaksi hidrasi serta dapat mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh. Sedangkan semen portland adalah semen hidrolis yang diperoleh dengan menggiling terak atau klinker yang mengandung senyawa kalsium silikat bersifat hidrolis, bersama dengan bahan tambahan gypsum yang berfungsi untuk mengendalikan reaksi awal.

Senyawa utama yang dimesti ada pada proses pembuatan semen adalah oksida besi (Fe_2O_3), oksida silika (SiO_2), oksida kapur (CaCO_3), oksida alumina (Al_2O_3),. Kandungan kombinasi dari keempat oksida $\pm 90\%$ dari berat semen yang biasanya disebut dengan oksida mayor. Disamping itu $\pm 10\%$ mengandung oksida minor yang terdiri dari oksida magnesium (MgO), oksida alkali (Na_2O dan K_2O), oksida titan (TiO_2), oksida fosfor (P_2O_5), serta gypsum. Oksida mayor memberikan kontribusi terhadap proses pembentukan klinker dan sifat-sifat semen yang dihasilkan. CaO dan SiO_2 misalnya, memberikan pengaruh terhadap kekuatan tekan semen. Al_2O_3 dan Fe_2O_3 dapat menurunkan temperatur sintering pada proses pembentukan

klinker. Sebaliknya oksida-oksida minor memiliki batasan pada presentase tertentu untuk menjaga kualitas semen atau untuk menghindari masalah proses pembentukan.

Menurut standar ASTM C 348-97 yaitu berat jenis semen berkisar dari 3,30 – 3,25 gr/cm³, selain itu menurut SNI S-04-1989-F dalam Buku Ajar Teknologi Beton, Ir Kardiyono Tjokrodimuljo, M.E, 2007, semen portland dibagi menjadi 5 jenis yaitu:

- a. Jenis 1 : semen portland digunakan penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan- persyaratan khusus seperti yang disyaratkan pada jenis-jenis lain.
- b. Jenis 2 : semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat dan panas hidrasi sedang.
- c. Jenis 3 : semen portland untuk konstruksi dengan syarat kekuatan awal yang tinggi.
- d. Jenis 4 : Semen Portland yang dalam penggunaannya untuk konstruksi menuntut persyaratan panas hidrasi yang rendah.
- e. Jenis 5 : semen portland yang dalam penggunaannya menurut persyaratan sangat tahan dengan sulfat (Putri, 2017).

Bahan baku yang harus digunakan untuk pembuatan semen adalah batuan alam yang mengandung oksida-oksida kalsium, alumina, silika. Berdasarkan fungsinya silika dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Bahan baku utama adalah bahan baku yang mengandung komposisi kimia oksida-oksida kalsium, alumina, dan silika. Batuan alam yang termasuk bahan baku utama adalah *argillaceous dan calcareous*. *Calcareous* pada dasarnya adalah semua batuan alam yang memiliki kandungan senyawa CaCO_3 dan biasanya digunakan sebagai sumber oksida kalsium.
- b. Bahan baku korektif adalah bahan baku yang digunakan jika pencampuran bahan baku utama komposisi oksida-oksidanya belum bisa memenuhi persyaratan secara kuantitatif dan kualitatif.
- c. Bahan baku tambahan adalah bahan baku yang ditambahkan pada terak/klinker untuk memperbaiki sifat-sifat tertentu dari semen yang diperoleh. Salah satu semen yang dihasilkan adalah gypsum.

Kualitas Semen Portland secara fisik atau kimiawi tak dapat dilihat untuk mengetahui dan memahami mutu semen Portland, oleh sebab itu, harus memahami terlebih dahulu formulasi Semen Portland tersebut berdasarkan spesifikasinya. Spesifikasi ini dapat bermakna persyaratan/ keputusan yang harus dipenuhi Semen Portland jenis tertentu melalui pengujian kinerja yang mempergunakan alat pengujian khusus (Marzuki, 2009)

Fungsi utama semen adalah mengikat butir-butir agregat sehingga membentuk suatu massa padat dan mengisi rongga-rongga udara diantara butir-butir udara tersebut. Karena komposisi semen dalam batako tidak terlalu

banyak, namun karena fungsinya sebagai bahan pengikat maka peranan semen menjadi sangat penting (Mulyono, 2003).

Syarat-syarat Fisika Semen Portland yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan tekan (*compressivity strength*)

Kuat tekan merupakan kemampuan semen untuk menahan suatu beban. Umumnya kekuatan tekan dapat diukur pada *normal curing* (perawatan) sampai usia 28 hari dengan menjadikan semen menjadi mortar. Mortar terdiri dari campuran semen, pasir dan air yang memiliki persentase komposisi yang berbeda. Kontribusi yang diberikan oleh semen terhadap peningkatan kekuatan mortar terutama terlihat pada tiga faktor, yaitu:

a. Faktor air semen (FAS)

Menentukan banyaknya air yang digunakan pada suatu campuran bata beton dikenal suatu nilai yang disebut Faktor Air Semen (FAS). Faktor air semen atau *water to cementious ratio*, adalah rasio total berat air (termasuk air yang terdapat dalam agregat dan pasir) terhadap berat total semen pada suatu campuran beton (Arizki, 2015)

Faktor Air Semen (FAS) atau *water cement ratio* (wcr) adalah indikator yang penting dalam perancangan campuran beton karena FAS merupakan perbandingan jumlah air terhadap jumlah semen dalam suatu campuran. Fungsi FAS yaitu :

- 1) Untuk memungkinkan reaksi kimia yang menyebabkan pengikatan dan berlangsungnya pengerasan.

2) Memberikan kemudahan dalam pengerjaan beton.

Meningkatnya jumlah air akan memudahkan pengerjaan dan pemadatan, tetapi memiliki efek untuk melemahkan kekuatan beton, yang dapat menimbulkan segregasi dan bleeding. Pada umumnya tiap partikel membutuhkan air supaya plastis sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Harus ada cukup air terserap pada permukaan partikel, yang kemudian air tersebut akan mengisi ruang antar partikel. Partikel halus memiliki luas permukaan yang besar sehingga butuh air yang banyak. Dilain pihak tanpa partikel halus beton tidak akan mencapai plastisitas. Jadi faktor air semen (FAS) tidak dapat dipisahkan dengan grading agregat.

Faktor Air Semen juga sangat berhubungan dengan kuat tekan beton seperti yang dijelaskan oleh L. J. Murdock dan K. M. Brook (1986, Hal. 97), bahwa pada bahan beton pada pengujian tertentu, jumlah air semen yang dipakai akan menentukan kuat tekan beton, asalkan campuran beton tersebut cukup plastis dan mudah untuk dikerjakan. Pada FAS air diperlukan untuk memicu proses kimiawi dengan semen pada beton. Air juga berfungsi untuk membasahi agregat sampai keadaan jenuh. Dengan peningkatan faktor air semen, maka jumlah air yang tersisa lebih banyak. Air akan mengisi ruang antar partikel sehingga adukan lebih encer. Hal ini dapat meningkatkan kemudahan pengerjaan dan pemadatan.

Semakin tinggi nilai FAS, dapat mengakibatkan penurunan mutu pada kekuatan beton. Namun nilai FAS yang semakin rendah tidak selalu menjamin kekuatan beton semakin tinggi. Jika FAS semakin rendah, maka beton akan semakin sulit untuk dipadatkan. Dengan demikian, ada suatu nilai FAS yang optimal yang dapat menghasilkan kuat tekan beton yang maksimal. Tjokrodimulyo (2007) mengungkapkan umumnya nilai FAS yang diberikan dalam praktek pembuatan beton min. 0,4 dan max. 0,65.

Talbot dan Richard mengatakan bahwa ketika rasio air semen 0.2 sampai dengan 0.5, kekuatan beton akan mengalami kenaikan. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Duff Abrams menunjukkan semakin bertambahnya nilai FAS hingga lebih dari 0.6 akan menurunkan kekuatan beton sampai nol pada nilai FAS 4,0 untuk beton yang berumur 28 hari. Dengan demikian semakin besar faktor air semen semakin rendah kuat tekan betonnya, walaupun apabila dilihat dari rumus tersebut tampak bahwa semakin kecil faktor air semen semakin tinggi kuat tekan beton, tetapi nilai FAS yang rendah akan menyulitkan pemadatan, sehingga kekuatan beton akan rendah karena beton kurang padat. Pada suatu nilai faktor air semen tertentu semakin rendah faktor air semen dan kuat tekannya semakin rendah

S. Mindess, Young dan D. Darwin, (2003) menjelaskan bila faktor air semen terlalu rendah, maka adukan beton sulit untuk dipadatkan. Dengan demikian ada suatu nilai faktor air semen optimum yang menghasilkan kuat tekan beton maksimum. Kepadatan adukan beton sangat mempengaruhi kuat tekan beton setelah mengeras. Adanya udara sebanyak 5% dapat mengurangi kuat tekan beton sampai 35% dan pori-pori sebanyak 10% dapat mengurangi kuat tekan beton sampai 60% (Arizki, 2015).

b. Kehalusan butiran semen

Semakin halus partikel pada semen, akan menghasilkan kekuatan tekan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena makin luasnya permukaan yang bereaksi dengan air dan bercampur dengan agregat. Salah satu sifat fisika dari semen adalah kehalusan butiran semen, karena semakin halus butiran semen, proses hidrasi semen akan semakin cepat sehingga kekuatan mortar akan lebih cepat tercapai dan waktu yang dibutuhkan semen untuk mengeras semakin cepat.

c. Komposisi kimia semen

Adanya perbedaan dari komposisi kimia semen, secara tidak langsung akan menyebabkan perbedaan naiknya kekuatan dari mortar yang akan dibuat. Jika pada saat pembuatan mortar bahan kimia yang digunakan dapat mempercepat waktu pengikatan maka kadar kimia

senyawa kimia C_3S dalam semen harus diperbanyak, jika sebaliknya maka harus dikurangi.

Kontribusi komponen utama semen terhadap kuat tekan semen, sebagai berikut :

- 1) C_3S menambahkan kekuatan yang besar pada fase permulaan (28 hari) dan memberikan efek penambahan kekuatan yang berlanjut pada waktu berikutnya.
- 2) C_2S memberikan kontribusi yang besar pada kekuatan tekan pada umur yang lebih panjang.
- 3) C_3A , mempengaruhi kekuatan tekan sampai tingkat tertentu. Pada umur 28 hari, pengaruh ini makin kecil sampai nol pada umur setelah 1 atau 2 tahun.
- 4) C_4AF , tidak memberikan dampak yang berarti pada pengembangan kekuatan tekan, bahkan merugikan karena dapat mengakibatkan ekspansi yang halus berupa retak-retak rambut, apabila kandungan MgO dalam semen cukup tinggi.

2. Pemuaihan dan penyusutan

Autoclave merupakan proses sterilisasi yang memanfaatkan panas dan tekanan uap dalam chamber yang mengakibatkan semen akan mengalami pemuaihan dan penyusutan jika dilakukan pengujian *autoclave* ini. Hal ini dikarenakan adanya suhu dan tekanan yang tinggi di dalam

autoclave. Pemuaian adalah perubahan ukuran suatu benda menjadi lebih besar disebabkan karena perubahan suhu dan bertambahnya jumlah kalor. Sedangkan penyusutan (*shrinkage*) terjadi karena volume dalam adonan semen berkurang karena adanya air yang menguap. Semen yang baik adalah jika penyusutannya sekecil mungkin. Kandungan air dari adonan semen dengan air yang telah mengeras, dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Air (H_2O) yang telah terhubung pada senyawa- senyawa hidrat yang telah mengeras. Air ini terkait dengan ikatan kimiawi, biasanya disebut “*combined water*” atau “*non evaporable water*”.
- b. *Adsorber water* atau *gel water* yaitu H_2O yang terikat secara ikatan fisika dalam molekul-molekul *cement gel*.
- c. Air bebas (*free water*) adalah air (H_2O) yang terdapat di antara fase padat dan pasta, air ini disebut “*capillary water*”.

Syarat-syarat kimia Semen yang harus dipenuhi :

- a. LOI adalah zat yang dapat terbebaskan sebagai gas pada saat terpanaskan atau dibakar. Apabila nilai LOI semakin tinggi pada *kiln feed* maka berarti semakin sedikit *kiln feed* yang berubah menjadi klinker.
- b. *Free lime* adalah batu kapur yang tertinggal dalam semen dalam keadaan bebas, dikarenakan batu kapur tersebut tidak bereaksi dengan

senyawa-senyawa asam selama proses klinkerisasi. Hal ini dapat terjadi karena ukuran partikel *kiln feed* tidak cukup halus, dekomposisi mineral klinker selama proses pendinginan pembakaran klinker yang kurang sempurna, dan kandungan CaO yang terlalu tinggi dalam *kiln feed*.

- c. *Liquid fase* dibutuhkan untuk pembentukan C_3S pada waktu proses klinkerisasi. *Liquid fase* yang normal berkisar antara 23 – 28 %. *Liquid fase* yang ideal adalah sekitar 25 %. Keadaan ini sangat baik untuk pembentukan C_3S yang cepat melalui pelarutan C_2S dan CaO bebas, kemudahan klinker digiling, keawetan *fire brick*, dan pemakaian bahan bakar yang lebih hemat.
- d. *Insoluble Residue* adalah zat pengotor yang tetap tinggal setelah semen tersebut direaksikan dengan asam klorida (HCl), dan natrium karbonat (Na_2CO_3). *Insoluble residue* dibatasi untuk mencegah tercampurnya Semen Portland dengan bahan-bahan alami lainnya yang tidak dapat dibatasi dari persyaratan fisika (Ningsih, 2012).

Senyawa utama untuk semen berasal batu kapur dan tanah liat, akan tetapi tidak semua batu kapur dan tanah liat memiliki komposisi kimia yang dapat memenuhi untuk membuat semen dengan kualitas semen yang berkualitas. Oleh karena itu, pada proses pembuatan semen, bahan baku utama tersebut biasanya dicampurkan dengan bahan lain sebagai koreksi bahan kimia yang kurang, yaitu berupa pasir silika dan pasir besi. Senyawa

kimia yang terdapat dalam bahan baku dan yang diperlukan adalah Oksida Kalsium (CaO), Oksida Silika (SiO_2), Oksida Aluminium (Al_2O_3) dan Oksida Besi (Fe_2O_3). Disamping senyawa-senyawa tersebut, terdapat juga senyawa-senyawa lain yang keberadaannya tidak diinginkan dan harus dibatasi, seperti Magnesium Oksida (MgO), Alkali, Klorida, Sulfur, dan Fosfor.

a. *Oksida Kalsium* (CaO)

Oksida kalsium merupakan komponen yang terbesar jumlahnya, dan akan bereaksi dengan oksida silikat, aluminium silikat, alumina, dan oksida besi dan membentuk senyawa mineral potensial penyusun semen.

b. *Oksida Silikat/Silisium* (SiO_2)

Oksida silikat merupakan oksida komponen terbesar kedua setelah oksida kalsium. Oksida ini juga sangat menentukan dalam pembentukan mineral potensial. Oksida silikat diperoleh dari penguraian dan dekomposisi mineral-mineral montmorilnit, kaolinit, ataupun ilit yang berasal dari tanah liat. Disamping itu, oksida silikat dapat juga diperoleh dari batuan pasir silika (*silica sand*).

c. *Oksida Aluminium/Alumina* (Al_2O_3)

Oksida aluminium bersama oksida kalsium membentuk oksida kalsium aluminat (C_3A). Oksida aluminium bersama dengan oksida besi dan oksida kalsium dalam pembakaran di *kiln* akan membentuk


senyawa kalsium alumina ferrit (C_4AF). Oksida aluminium sebagian besar diperoleh dari tanah liat (*clay*). Oksida alumina selain ikut ambil bagian dalam reaksi-reaksi pembentukan mineral potensial juga berperan untuk menurunkan titik leleh pada proses pembakaran di *kiln*. Oksida alumina ini juga menentukan tingkat kekentalan lelehan hasil pembakaran di *kiln* dengan nilai berbanding lurus.

d. *Oksida Besi (ferrit) (Fe_2O_3)*

Oksida besi bersama oksida kalsium dan aluminium pada proses pembakaran di *kiln* akan bereaksi membentuk senyawa kalsium alumina ferrit (C_4AF). Oksida besi juga bersifat menurunkan titik leleh dan juga menentukan tingkat fase cair dalam klinkerisasi dengan nilainya berbanding lurus.

e. *Oksida Magnesium (MgO)*

Oksida magnesium tidak berperan dalam membentuk mineral potensial, bahkan keberadaannya dalam semen akan merugikan karena akan menurunkan kualitas semen. Kadar MgO bebas dalam semen dibatasi paling tinggi 2% dan akan bereaksi dengan air.



Reaksi ini berlangsung sangat lambat sedangkan proses pengerasan semen sudah selesai dan $Mg(OH)_2$ menempati ruangan yang lebih besar dari MgO dan hal ini akan menyebabkan pecahnya

ikatan pasta semen yang sudah mengeras sehingga menimbulkan keretakan pada hasil penyemenan (Ningsih, 2012).

Tabel 4. Susunan unsur semen portland

Oksida persen	(%)
Kapur (CaO)	60-65
Silika (SiO ₂)	17-25
Alumina (Al ₂ O ₃)	3-8
Besi (Fe ₂ O ₃)	0,5-6
Magnesia (MgO)	0,5-4
Sulfur (SO ₃)	1-2
Soda/potash (Na ₂ O + K ₂ O)	0,5-1

Sumber : Tjokrodimuljo, 2007

3. Air

Air merupakan kebutuhan sangat penting bagi makhluk hidup. Air memiliki banyak fungsi, air digunakan sebagai proses metabolisme oleh organisme dan hasil metabolisme serta menjadi media transportasi nutrisi. Bagi manusia air memiliki peran yang sangat penting untuk kebutuhan biologisnya. Air diperlukan manusia untuk keperluan sehari-hari sehingga tidak terpungkiri terkadang keterbatasan persediaan air untuk pemenuhan kebutuhan seseorang menjadi pemicu timbulnya konflik sosial di masyarakat (Wiryono, 2013).

Pada pembuatan beton atau batako berfungsi sebagai proses kimiawi semen, untuk memberikan kemudahan pada adukan beton. Apabila air yang ditambahkan kedalam adonan berlebihan dapat menyebabkan banyaknya gelembung-gelembung air dan mereduksi kekuatan bata beton sedangkan air yang sedikit akan menyebabkan proses hidrasi tidak sempurna pada bata beton, sehingga mempengaruhi kekuatan bata beton (Mulyono, 2005)

Pada pembuatan beton, air merupakan faktor penting, karena dapat bereaksi dengan semen, yang akan menjadikan semen tersebut sebagai pengikat agregat. Air juga berpengaruh terhadap kuat tekan beton, karena air dapat mengakibatkan penurunan pada kekuatan beton itu sendiri. Selain itu kelebihan air akan mengakibatkan beton menjadi *bleeding*, yaitu air dan semen bersama-sama akan bergerak keatas permukaan adukan beton segar yang baru saja dituang. Hal ini menyebabkan kurangnya lekatan antara lapis-lapis beton dan membuat daya tahan beton menjadi berkurang.

Air pada campuran beton akan berpengaruh terhadap :

- a. Sifat *workability* adukan beton.
- b. Besar kecilnya nilai susur beton
- c. Kelangsungan reaksi dengan semen porland
- d. Perawatan adukan beton guna menjamin pengerasan yang baik.

Pada pembuatan beton air yang akan digunakan minimal memenuhi syarat air minum yaitu tawar, tidak berbau, bila dihembuskan dengan udara tidak keruh, tetapi tidak berarti air yang digunakan untuk pembuatan beton

harus memenuhi syarat air minum. Penggunaan air untuk beton sebaiknya air memenuhi persyaratan sebagai berikut ini,(Kardiyono Tjokrodimulya, 1992):

- a. Tidak ada kandungan lumpur atau benda melayang lainnya lebih dari 2 gr/ltr.
- b. Tidak mengandung zat garam yang dapat merusak beton (asam, zatorganik) lebih dari 15 gr/ltr.
- c. Tidak mengandung Klorida (Cl) lebih dari 0,5 gr/ltr.
- d. Tidak mengandung senyawa sulfat lebih dari 1 gr/ltr. (Indra, 2015)

2.2. Cangkang Kerang

Kerang merupakan sekumpulan moluska *dwicangkerang* yang berasal dari *family cardidae* yang merupakan salah satu komoditi perikanan yang banyak dibudidayakan dan dijadikan sebagai salah satu usaha sampingan masyarakat yang hidup di daerah pesisir. Teknik pembudidayaan kerang mudah dikerjakan dan tidak memerlukan modal besar serta dapat dipanen setelah berumur 6 – 7 bulan. Hasil panen kerang per hektar per tahun dapat mencapai 200 – 300 ton kerang utuh atau sekitar 60 – 100 ton daging kerang serta sangat menguntungkan sebagai kerja sampingan untuk masyarakat daerah pesisir (Rezeki, 2013).

Kerang adalah hewan molusca yang tidak bersegmen dan biasanya dilengkapi dengan kelenjar yang dapat menghasilkan cangkang, serta

terbungkus oleh mantel yang terbuat dari jaringan khusus. Kerang merupakan salah satu komoditi perikanan yang telah lama dibudidayakan sebagai salah satu usaha sampingan masyarakat pesisir. Berdasarkan data Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, produksi kerang di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 34.929 ton (DJPT, 2011). Produksi kerang-kerangan di Indonesia yang cukup besar tentunya akan menghasilkan limbah kulit kerang yang besar pula. Sejauh ini, pemanfaatan kulit kerang hanya pada beberapa seperti sebagai pakan ternak, pembuatan terasi, kerupuk, bahan baku pembuatan kosmetik dan kerajinan tradisional (Permana, 2008).

Pemanfaatan cangkang kerang sebagai bahan tambah pada beton dapat dilakukan dengan menghancurkan cangkang kerang untuk dijadikan substitusi agregat campuran. Kurniawan dan Guswandi (2008) beropini bahwa kuat tekan yang didapatkan dengan penggantian agregat kasar 5% dengan cangkang kerang menyebabkan kuat tekan beton menurun sebesar 0,64 %, penggantian agregat kasar 10 % dengan kulit kerang menyebabkan kuat tekan beton menurun sebesar 6,28 % dan penggantian 15% menyebabkan kuat tekan beton menurun sebesar 9,04 % . Penggantian parsial langsung agregat halus dengan *Oyster shell* (OS) dengan variasi 5%, 10%, dan 20% memperlihatkan beton kuat tekan pada umur 28 hari beton diganti dengan OS sama dengan atau melebihi tekan kekuatan beton normal, dan modulus elastis beton diganti dengan OS menurun substitusi

laju dari OS dan meningkat sejak modulus elastis OS lebih kecil dibandingkan dengan agregat halus (Yang *et al*, 2011).Mifshella (2014) berapat bahwa hasil pengujian kuat tekan beton bubuk kulit kerang lebih kecil daripada beton normal, hasil pengujian kuat tarik belah beton menunjukkan bahwa beton bubuk kulit kerang mempunyai kuat tarik belah yang lebih tinggi daripada beton normal, dan hasil pengujian kuat lentur beton menunjukkan bahwa kuat lentur beton bubuk kulit kerang lebih tinggi daripada beton normal. Pada kulit kerang yang akan dijadikan abu akan dibakar terlebih dahulu dimaksudkan agar kulit kerang tersebut lebih rapuh, bersifat kalsinasi, dan lebih reaktif. Kerang halus partikel memberikan kontribusi yang lebih untuk density, massa dan kekuatan sementara penyerapan air lebih rendah dibandingkan dengan bentuk yang potongan dan kepingan (Sahari, 2011).

Cangkang kerang merupakan cangkang dari hewan molusca yang banyak ditemukan di daerah muara dan pantai. Kandungan pada cangkang kerang ini kalsium karbonat (CaCO_3) yang apabila dipanaskan akan berubah menjadi CaO dan melepaskan CO_2 ke udara, sehingga yang tersisa hanya CaO (kapur tohor) dan Si (silika) dimana kandungan tersebut merupakan komponen pembentuk semen selain Fe_2O_3 dan Al (Czernin, 1980).

Menurut syapoetri (2013) limbah kulit kerang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengganti kapur untuk pembuatan semen karena komposisi kimia dalam limbah kulit kerang yang telah mengalami proses pembakaran suhu 700°C

menghasilkan kandungan CaO sebesar 55,10%. Hal ini sesuai dengan kandungan Cao yang terdapat pada semen alam yaitu sebesar 31,57% (Mulyono, 2003).

Selama ini pemanfaatan limbah kulit kerang hanya digunakan untuk kerajinan tangan serta perhiasan, padahal limbah kulit kerang mengandung senyawa kimia yang bersifat pozzolan yaitu zat kapur (CaO) sebesar 66,70%, alumina dan senyawa silika sehingga dapat dijadikan alternatif bahan pengganti semen untuk campuran bata beton (Siregar, 2009).

Limbah cangkang kerang memiliki komposisi kimia seperti kapur pada semen karena mengandung kalsium oksida (CaO 66,7%), alumina (Al_2O_3 1,25%), besi III oksida (Fe_2O_3 0,03%), magnesium oksida (MgO 22,38%), dan senyawa silikat (SiO_2 7,88%) (Siti, 2006).

Pemanfaatan limbah cangkang kerang sebagai bahan ganti semen teah menghasilkan kuat tekan beton normal sebesar 40,056 MPa dengan kadar bubuk cangkang kerang optimum sebesar 6% dari berat semen yang dibutuhkan (Bahtiar dan Hidayat, 2005).

2.3. Uji Kuat Tekan

Kuat tekan adalah salah satu parameter yang biasa digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kemampuan suatu material atau benda dalam menahan tekanan atau beban. Nilai kuat tekan diperlukan untuk mengetahui kekuatan maksimum dari suatu benda untuk menahan tekanan atau beban hingga retak dan

pecah. Kualitas bata beton pada umumnya ditunjukkan oleh besar kecilnya kuat tekan yang dihasilkan. Namun, besar kecilnya kuat tekan sangat dipengaruhi oleh suhu atau tingkat pembakaran, porositas dan bahan dasar (Susatyo, 2014: 284).

Kuat tekan merupakan uji kekuatan suatu bahan untuk dapat menahan beban jika digunakan dalam konstruksi tertekan. Kuat tekan pada umumnya didefinisikan sebagai daya tahan bahan terhadap gaya-gaya yang bekerja sejajar atau tegak lurus, yang sifatnya tekan. Secara matematis besarnya kuat tekan dari benda yang diuji dapat dihitung dengan rumus:

$$f'c = \frac{P}{L} \dots\dots\dots 2.1$$

dengan :

$f'c$ = kuat tekan batako (kg/cm^2)

P = beban tekan maksimal (kg)

L = luas bidang tekan (cm^2)

Tegangan maksimum baik tegangan tekan maupun tegangan tarik dapat terjadi pada penampang normal terhadap beban. Membagi beban dengan luas berarti tidak memberikan tegangan pada semua titik pada luas penampang, terutama hanya menetapkan tegangan rata-rata. Kuat Tekan dapat dihubungkan dengan besar kecilnya porositas produk. Porositas adalah ukuran ruang kosong diantara material atau volume ruang kosong terhadap total volume. Porositas dapat terjadi akibat adanya gelembung-gelembung udara yang terbentuk selama

atau sesudah pencetakan. Gelembung ini bisa timbul karena adanya pemakaian air yang berlebihan pada saat pembuatan produk(Daru, 2013).

2.4. Daya Serap Air

Daya serap air adalah besar kecilnya penerapan air oleh batako yang sangat dipengaruhi oleh pori-pori atau rongga yang terdapat pada batako tersebut. Semakin banyak pori-pori yang berada pada batako maka akan semakin besar pula penyerapan air yang terjadi, sehingga dapat menyebabkan ketahanan pada batako akan berkurang. Rongga (pori-pori) yang terdapat pada batako terjadi karena kurang tepatnya kualitas dan komposisi campuran material yang digunakan. rasio yang terlalu besar dapat menghasilkan rongga yang disebabkan karena adanya air yang tidak dapat bereaksi dan kemudian kemudian menguap dan menghasilkan rongga (Sipayung.M.1995). Secara matematis daya serap air pada batako dapat menggunakan persamaan:

$$\text{Penyerapan Air (\%)} = \frac{mb - mk}{mk} \times 100\% \dots\dots\dots 2.2$$

Dengan :

mb = Massa basah dari sampel (gr)

mk = Massa kering dari sampel (gr)

(Hermanto, 2014)

2.5 Tinjauan Islam Tentang Penelitian

Memanfaatkan hasil laut sudah dijelaskan dalam al qur'an dan salah satu ayat al qur'an yang menjelaskan hal tersebut yaitu QS. An-Nahl ayat 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Ayat ini menyatakan bahwa: *Dan Dia*, yakni Allah swt., yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian *agar kamu dapat* menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam disana sehingga kamu dapat *memakan darinya daging yang segar* yakni binatang-binatang laut itu dan kamu dapat mengeluarkan, yakni mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan *darinya*, yakni dari laut dan sungai itu perhiasan yang kamu pakai; seperti permata, mutiara, merjan dan semacamnya.

Dan disamping itu, *kamu melihat* wahai yang dapat melihat, menalar dan merenung, betapa kuasa Allah swt. sehingga bahtera dapat *berlayar padanya*, membawa barang-barang dan bahan makanan, kemudian betapapun beratnya bahtera, membawa barang-barang dan bahan makanan, kemudian betapapun beratnya bahtera itu, ia tidak tenggelam, sedang air yang dilaluinya sedemikian lunak. Allah menundukkan itu agar kamu memanfaatkannya dan agar kamu bersungguh-sungguh mencari rezeki, sebagian dari karunia-Nya itu dan agar kamu terus menerus bersyukur, yakni menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk kepentingan kamu dan generasi-generasi sesudah kamu dan juga untuk makhluk-makhluk selain kamu (Quraish Shihab,2009:202).

Sungguh Maha Besar Allah atas apa yang ada dilangit dan dibumi, tapi keserakahan manusia menyebabkan banyak dampak yang buruk untuk bumi dengan membuang sesuatu yang menurut akal pikir mereka barang tersebut sudah tidak berguna dan hal itulah menjadi pencemaran diarea mereka. Oleh karena mesti dilakukan perbaikan atau pemanfaatan terhadap limbah atau barang-barang yang dibuang tersebut. Mendaur ulang atau memanfaatkan sesuatu agar nilai ekonominya bertambah telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya Kami orang-orang yang Mengadakan perbaikan."

Keburukan mereka tidak terbatas pada kebohongan dan penipuan, tetapi ada yang lain, yaitu kepicikan pandangan dan pengakuan yang bukan pada tempatnya sehingga *bila dikatakan* yakni ditegur *kepada mereka* : *Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: Sesungguhnya hanya kami – bukan selain kami – orang-orang mushlih, yakni yang selalu melakukan perbaikan. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang benar-benar perusak, tetapi mereka tidak menyadari bahwa rahasia mereka telah diketahui oleh Nabi dan umat Islam. Seperti yang dijelaskan dalam kelanjutan ayat di atas yaitu surah Al-Baqarah ayat 12:*

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

Ingatlah, Sesungguhnya mereka Itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.

Mereka tidak menyadari keburukan mereka sendiri karena setan telah memperdaya mereka dengan memperindah sesuatu yang buruk di mata mereka (M. Quraish Shihab, 2009: 103). Berdasarkan penjelasan tafsir di atas dapat disimpulkan bahwa kata “*mereka*” adalah orang kafir yang mengakui dirinya orang-orang yang selalu melakukan perbaikan, padahal mereka adalah orang-orang yang benar-benar perusak.

Kerusakan dimuka bumi ini disebabkan karena sesutau yang memenuhi nilai-nilainya dan atau berfungsi dengan baik serta bermanfaat menjadi

kehilangan sebagian atau seluruh nilainya sehingga tidak atau berkurang fungsi dan manfaatnya (M. Quraish Shihab, 2009: 104).

mushlih adalah seseorang yang menemukan suatu yang hilang atau berkurang nilainya, tidak atau kurang berfungsi dan bermanfaat, lalu melakukan aktivitas (memperbaiki) sehingga yang kurang atau hilang itu dapat menyatu dengan sesuatu dan menjadi lebih baik. Maka yang lebih baik dari itu adalah yang menemukan sesuatu yang telah bermanfaat dan berfungsi dengan baik, lalu ia melakukan aktivitas yang melahirkan nilai tambah bagi sesuatu itu sehingga kualitas dan manfaatnya lebih tinggi dari pada semula (M. Quraish Shihab, 2009: 104). Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti termasuk orang mushlih karena dapat memanfaatkan limbah cangkang kerang pada penambahan pembuatan batako dengan maksud dapat menambah nilai kuat tekan batako.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan Oktober 2018. Tempat pembuatan benda uji berupa batako dilaksanakan di Jl. Prof. Abdurahman Basalamah dan proses pengujian bahan kuat tekan batako dan daya serap air dilaksanakan di Laboratorium Fisika Balai Besar Industri Hasil Perkebunan.

3.2 Alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah

1. Cetakan batako ukuran 30x10x15 cm
2. Timbangan
3. *Universal Mechine Testometric*
4. Ayakan
5. Semen
6. Pasir
7. Air
8. Abu cangkang kerang
9. Sekop
10. Furnace
11. Ember

3.3 Prosedur kerja

3.3.1 Pengolahan cangkang kerang menjadi abu cangkang kerang sebagai berikut:

1. Cangkang kerang dijemur dan dibersihkan dari tanah atau kotoran lain yang menempel.
2. Cangkang kerang kemudian digiling .
3. Cangkang kerang yang sudah digiling dimasukkan kedalam wadah yang terbuat dari keramik untuk dibakar ke dalam furnace dengan suhu 800°C selama ± 3 jam.
4. Setelah pembakaran selesai, abu cangkang kerang didiamkan sampai dingin.

3.3.2 Pembuatan batako sebagai berikut:

1. Menyediakan bahan campuran batako yaitu semen, pasir, dan abu cangkang kerang
2. Membersihkan semua alat yang akan digunakan agar tidak ada bahan-bahan lain yang dapat mempengaruhi campuran batako.
3. Mengcampurkan semua bahan campuran batako yang telah ditakar hingga campurannya homogen
4. Pada saat pengcampuran, air dituangkan sedikit demi sedikit sampai adonan batako tercampur secara merata
5. Kemudian menuangkan adonan kedalam cetakan yang telah disediakan.
6. Meratakan permukaan cetakan.

7. Cetakan yang telah diisi campuran batako disimpan dalam ruangan perawatan selama 24 jam sampai batako menjadi kering.
8. Dan begitupun untuk sampel batako selanjutnya. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan abu cangkang kerang pada campuran batako dan pengurangan massa semen sesuai dengan massa abu cangkang kerang yang akan ditambahkan.

Tabel 3.1 Perbandingan campuran bahan

Kode Sampel	Komposisi perbandingan campuran bahan			
	Abu cangkang kerang	Semen	Pasir	Air
A	5%	35%	45%	15%
B	15%	25%	45%	15%
C	25%	15%	45%	15%
D	30%	10%	45%	15%

3.3.3 Perawatan batako sebagai berikut :

1. Batako yang sudah dicetak terlebih dahulu disimpan ditempat yang tidak terkena langsung cahaya matahari.
2. Pada proses penyimpanan batako harus disiram maksimal dua kali sehari
3. Setelah beberapa hari batako dikeluarkan dari tempat penyimpanan untuk dikeringkan.

4. Pada proses pengeringan menggunakan panas cahaya matahari dan didiamkan sampai 3 hari.

3.3.4 Pengujian kekuatan tekan pada batako sebagai berikut:

1. Sampel diletakkan pada mesin alat uji tekan dan diatur agar tepat berada di tengah-tengah alat penekan.
2. Memberikan beban tekan secara perlahan-lahan pada sampel dengan pengatur tuas pompa hingga sampel retak atau hancur.
3. Mencatat nilai beban maksimum yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk skala pada saat sampel retak dan hancur. Pencatatan dilakukan saat jarum penunjuk skala tidak lagi bergerak atau bertambah, dan
4. Mengulangi prosedur 1 – 3 terhadap sampel lainnya.

3.3.5 Pengujian daya serap air adalah pada batako sebagai berikut:

1. Sampel batako seutuhnya direndam dalam air bersih yang bersuhu ruangan, selama 24 jam
2. Kemudian sampel batako diangkat dari rendaman
3. Air sisanya dibiarkan meniris kurang lebih 1 menit
4. Lalu permukaan sampel batako diseka dengan kain lembab.
5. Kemudian sampel batako ditimbang.
6. Setelah itu sampel batako dikeringkan dalam oven yang bersuhu 105 °C.
7. Kemudian ditimbang kembali.
8. Mengulangi prosedur 1 – 3 terhadap sampel lainnya.

3.4. Tabel Pengamatan

Tabel 3.2 uji kuat tekan batako

Kode Sampe l	Komposisi perbandingan campuran bahan				Kuat tekan batako (kg/m ²)
	Abu cangkang kerang	Semen	Pasir	Air	
A	5%	35%	45%	15%	
B	15%	25%	45%	15%	
C	25%	15%	45%	15%	
D	30%	10%	45%	15%	

Tabel 3.3 uji daya serap air

Kode Sampel	Komposisi perbandingan campuran bahan				Daya serap air (%)
	Abu cangkang kerang	Semen	Pasir	Air	
A	5%	35%	45%	15%	
B	15%	25%	45%	15%	
C	25%	15%	45%	15%	
D	30%	10%	45%	15%	

3.5 Jadwal Kegiatan

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan Oktober 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Bulan					
	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober
Studi literatur/penyusunan proposal						
Pembuatan batako dengan variasi penambahan abu cangkang kerang						
Pengujian kuat tekan dan daya serap air pada batako pejal						
Analisa data						
Penyusunan Skripsi						

3.6 Bagan Alir Penelitian



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu tempat pembuatan pembuatan batako dan tempat pengujian nilai kuat tekan dan daya serap air. Untuk tempat pertama pembuatan batako dilakukan di jalan Racing Center, Karampuang kota Makassar dan tempat kedua pengujian parameter uji kuat tekan dan daya serap air batako dilakukan di Laboratorium Balai Besar Industri dan Hasil Perkebunan Kota Makassar.

Pada proses pembuatan batako dilakukan pencampuran abu cangkang kerang, hal ini dilakukan pencampuran tersebut bertujuan sebagai pengganti agregat halus yaitu semen. Komposisi yang digunakan bervariasi yaitu 5%, 15%, 25% dan 30% dengan perbandingan campuran semen, pasir dan air, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan komposisinya seperti pada bab III tabel 3.1



Gambar 4.1 Model pembuatan batako

Model bahan sampel batako yang dibuat berbentuk persegi panjang dengan ukuran dimensi panjang 30 cm, lebar 10 cm dan tinggi 15 cm. sampel yang dibuat terdiri dari 4 sampel untuk pengujian kuat tekan dan 4 sampel untuk pengujian daya serap air dengan komposisi yang bervariasi.

4.1.1 Analisis Uji Kuat Tekan

Proses perhitungan kuat tekan sampel batako menggunakan parameter hasil pengukuran yaitu luas bidang tekan dan beban tekan. Kedua parameter tersebut diukur dengan menggunakan alat yaitu luas tekan menggunakan mistar (panjang dan lebar) dan beban tekan menggunakan alat *Forney*. Kedua parameter tersebut dapat diperoleh nilai kuat tekan berdasarkan persamaan 2.1. Berikut hasil pengujian kuat tekan batako yaitu dapat dilihat seperti pada tabel 4.2

Tabel 4.1 Hasil uji kuat tekan batako


Kode Sampel	Komposisi perbandingan campuran bahan				Kuat tekan batako (kg/cm ²)
	Abu cangkang kerang	Semen	Pasir	Air	
A	5%	35%	45%	15%	53,52
B	15%	25%	45%	15%	44,30
C	25%	15%	45%	15%	31,72

D	30%	10%	45%	15%	20,95
---	-----	-----	-----	-----	-------

Sumber: (Data primer hasil pengujian di Laboratorium Balai Besar Industry dan Hasil Perkebunan Kota Makassar, 2018).

Berdasarkan tabel 4.1 diatas maka dapat di peroleh grafik pengaruh antara persentase campuran abu cangkang kerang terhadap nilai kuat tekan batako yaitu sebagai berikut.

Grafik 4.1 Pengaruh penambahan abu cangkang kerang dengan variasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batako



Hasil pengujian kuat tekan batako dengan variasi komposisi abu cangkang kerang yaitu 5%, 15%, 25% dan 30% didapatkan nilai kuat tekan batako masing-masing berdasarkan hasil penelitian yaitu untuk penambahan abu cangkang kerang 5% didapatkan kuat tekan sebesar 53,52 Kg/cm², untuk penambahan abu cangkang kerang 15% didapatkan kuat tekan sebesar 44,30 Kg/cm², untuk penambahan abu

cangkang kerang 25% didapatkan kuat tekan sebesar 31,72 Kg/cm², dan untuk penambahan abu cangkang kerang 30% didapatkan kuat tekan sebesar 20,95 Kg/cm². Batas maksimum penambahan abu cangkang kerang terjadi pada penambahan 25% dengan nilai kuat tekan 31,72 Kg/cm² dan nilai kuat tekan batako minimum terjadi pada penambahan abu cangkang kerang 30% dengan nilai kuat tekan 20,95 Kg/cm². Hal ini menunjukkan nilai yang layak pakai pada komposisi 5 % sampai 25% karena sudah memenuhi syarat kualitas kuat tekan ditinjau dari standar yang telah ditetapkan yaitu *SNI 3-0349-1989*. Nilai yang diperoleh memenuhi kategori tingkat mutu III dan IV yaitu 40 Kg/cm² dan 25 Kg/cm² berdasarkan standar *SNI 3-0349-1989*.

4.1.2 Analisis Daya Serap Air

Proses perhitungan daya serap air sampel batako menggunakan parameter hasil pengukuran yaitu massa basah dan massa kering batako. Kedua parameter tersebut diukur dengan menggunakan alat yaitu timbangan *Great Scale XK-3190A7*. Kedua parameter tersebut dapat diperoleh nilai kuat tekan berdasarkan persamaan 2.2. Berikut hasil pengujian daya serap air yaitu dapat dilihat seperti pada tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil pengujian daya serap air


Kode Sampel	Komposisi perbandingan campuran bahan				Daya serap air (%)
	Abu cangkang kerang	Semen	Pasir	Air	
A	5%	35%	45%	15%	7,35

B	15%	25%	45%	15%	7,41
C	25%	15%	45%	15%	7,97
D	30%	10%	45%	15%	2,14

Sumber: (Data primer hasil pengujian di Laboratorium Balai Besar Industry dan Hasil Perkebunan Kota Makassar, 2018).

Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka dapat di peroleh grafik pengaruh antara persentase campuran abu cangkang kerang terhadap nilai kuat tekan batako yaitu sebagai berikut.

Grafik 4.2 Pengaruh penambahan abu cangkang kerang dengan variasi komposisinya terhadap nilai daya serap air pada batako



Hasil pengujian daya serap air dengan variasi komposisi abu cangkang kerang yaitu 5%, 15%, 25% dan 30% didapatkan nilai daya serap air untuk masing-masing penambahan abu cangkang kerang berdasarkan hasil penelitian yaitu untuk penambahan abu cangkang kerang 5% didapatkan persentase daya serap air sebesar 7,35%, untuk penambahan abu cangkang kerang 15% didapatkan persentase daya serap air sebesar 7,41%, untuk penambahan abu cangkang kerang 25% didapatkan

persentase daya serap air sebesar 7,97%, dan untuk penambahan abu cangkang kerang 30% didapatkan persentase daya serap air sebesar 2,14%. Nilai daya serap maksimum terjadi pada penambahan cangkang kerang 25 % dengan nilai daya serap air maksimum 7,97% dan nilai daya serap air minimum terjadi pada penambahan abu cangkang kerang 30% dengan nilai daya serap air minimum 2,14%. Hal ini menunjukkan nilai yang layak pakai adalah pada komposisi 5% karna memiliki kuat tekan yang tinggi diantara semua sampel penelitian dan sudah memenuhi syarat kualitas daya serap air ditinjau dari standar yang telah ditetapkan yaitu *SNI 3-0349-1989*.

4.2 Pembahasan

Kuat tekan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengetahui kekuatan atau kemampuan suatu material atau benda untuk menahan tekanan atau beban. Nilai kuat tekan batako diperlukan untuk mengetahui kekuatan maksimum dari suatu benda untuk menahan tekanan atau beban hingga retak dan pecah. Kualitas batako biasanya ditunjukkan oleh besar kecilnya kuat tekan dan untuk besar kecilnya penyerapan air pada batako sangat dipengaruhi oleh pori-pori atau rongga yang terdapat pada batako tersebut. Semakin banyak pori-pori yang terkandung dalam batako maka akan semakin besar pula penyerapan air sehingga ketahanannya akan berkurang. Nilai kekuatan tekan dan daya serap air yang diperoleh dari setiap sampel akan berbeda, karena batako merupakan material heterogen, yang kekuatan tekan dan penyerapan airnya dipengaruhi oleh proporsi campuran, bentuk dan ukuran, kecepatan pembebanan, dan oleh kondisi lingkungan pada saat pengujian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari pengujian kuat tekan pada sampel batako dengan komposisi abu cangkang kerang 5 %, 15 %, 25 % dan 30 %. Material yang digunakan dalam pembuatan batako yaitu: pasir, air, semen dan abu cangkang kerang yang bervariasi komposisinya. Setelah pembuatan batako dicetak kemudian dikeringkan sampai batakonya kering.

Dari Grafik 4.1 Pengaruh penambahan abu cangkang kerang dengan variasi komposisinya terhadap nilai kuat tekan batako dapat dilihat bahwa penambahan bahan campuran abu cangkang kerang antara 5 % sampai 25 % menghasilkan kekuatan tekan batako yang besar. Hal ini disebabkan karena batu kapur (CaO) yang terkandung dalam abu cangkang kerang dapat membantu memperkuat senyawa-senyawa yang terkandung dalam bahan penambahan batako dengan senyawa lain yang terkandung dalam semen sehingga pengikatan menjadi lebih baik dan ikatan yang kuat antara atom yang terkandung dalam agregat pada penambahan komposisi abu cangkang kerang.

Sedangkan pada penambahan 30 % abu cangkang kerang terjadi penurunan kekuatan tekan, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu batas maksimal pada penambahan komposisi abu cangkang kerang hanya sampai 25 % dan semakin banyak abu cangkang kerang ditambahkan pada campuran batako dapat menurunkan kekuatan tekan pada batako, hal ini terjadi karena melemahnya ikatan antara atom yang terkandung dalam agregat.

Pengujian daya serap air ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan air yang dipengaruhi oleh pori-pori atau rongga udara yang

terdapat pada material batako selama masa pengeringan. Semakin besar pori-pori atau rongga udara pada batako, semakin besar pula penyerapan air, sehingga menyebabkan ketahanan batako menurun. Hal ini disebabkan karena kurangnya tingkat kerapatan atau tingkat kepadatan material pada batako.

Berdasarkan hasil penelitian dari pengujian daya serap air pada sampel batako dengan komposisi abu cangkang kerang 5 %, 15 %, dan 25 % mengalami kenaikan dan pada komposisi 30% mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena komposisi dari semen semakin menurun dibandingkan dengan abu cangkang kerang dan hal ini menyebabkan campuran material tidak seimbang dan menghasilkan banyak rongga udara. Akan tetapi nilai daya serap air lebih kecil dari 20 % yang berarti telah memenuhi ketentuan SNI 3-0349-1989.

Dari hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa nilai kuat tekan maksimum terjadi pada komposisi pada komposisi 25 % sebesar 31.72 Kg/cm² sesuai dengan standar SNI 3-0349-1989 masuk kategori kelas IV tingkat mutu bata beton pejal dengan nilai 25 Kg/cm². Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ishaq Maulana 2012 Universitas Brawijaya hasil penelitiannya mendapatkan nilai kuat tekan 27.67 Kg/cm² masuk kategori kelas IV tingkat mutu bata beton pejal dengan nilai 25 Kg/cm². Dan nilai daya serap air pada batako untuk semua sampel memenuhi kriteria karena nilai daya serap semua sampel lebih kecil dari 20 %. Sehingga batako yang dihasilkan tergolong tipe mutu III dan IV.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap hasil uji kuat tekan dan daya serap air batako dengan tambahan abu cangkang kerang maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian kuat tekan batako digunakan masing-masing komposisi abu cangkang kerang yaitu 5%, 15%, 25% dan 30% telah memenuhi nilai standar yaitu nilai kuat tekan pada komposisi 5% dan 25% hal ini sesuai dengan standar *SNI 3-0349-1989* kategori kelas IV dan kelas III tingkat mutu bata beton pejal dengan nilai 25 Kg/cm² dan 40 Kg/cm² yang berarti penggunaan optimum abu cangkang kerang pada proses pengujian kuat tekan adalah pada persentase penambahan abu cangkang kerang 5%.
2. Berdasarkan hasil pengujian daya serap air batako digunakan masing-masing komposisi abu cangkang kerang yaitu 5%, 15%, 25% dan 30% telah memenuhi nilai standar yaitu nilai daya serap air batako pada komposisi 5% sampai 30% secara berturut-turut yaitu 7,35%, 7,41%, 7,97% dan 2,14% lebih kecil dari 20% ini sesuai dengan standar *SNI 3-0349-1989*. Seperti halnya pada pengujian kuat tekan, pada pengujian daya serap sendiri persentase optimum penambahan abu cangkang kerang adalah 5%. Ini dikarenakan nilai daya serap air didapatkan dibawah dari 20%.

5.2 Saran

- a. Sebaiknya pada proses pencampuran bahan menggunakan mesin pengaduk dan untuk pembuatan batako menggunakan mesin press batako supaya waktu yang digunakan bisa lebih diminimumkan.
- b. Dalam pembuatan benda uji sangat memerlukan ketelitian dalam proses pengerjaannya agar benda uji yang dihasilkan memiliki keterampilan yang baik.
- c. Perlu ditinjau kembali keadaan dan kualitas bahan dan material pembentukan batako pejal, karena bahan yang digunakan akan sangat mempengaruhi kualitas batako yang dihasilkan
- d. Dilakukan penelitian lanjutan mengenai pemanfaatan abu kulit kerang hijau sebagai bahan pengganti sebagian semen yang berlebih pada batako pejal, beton, paving block dan komponen bangunan lainnya untuk diujikan kuat tekan, kuat tarik dan penyerapan air pada komposisi persentase yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizki, Rosie Intan Alis, dkk. 2015. *Pengaruh Jumlah Semen Dan Fas Terhadap Kuat Tekan Beton Dengan Agregat Yang Berasal Dari Sungai*. Jurnal Sipil Statik. **Vol.3(1)**
- Anonym. 1989. *Bata Beton Untuk Pasangan Dinding. Uji. SNI 03-0349-1989*. Dewan Standarisasi Nasional: Jakarta.
- Anonim. 2005. Departemen Produksi PT. Semen Baturaja (Persero).
- Agus, Yulianto. 1995. *Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Terhadap Mutu Beton*. Tugas Akhir Sekolah Tinggi Teknologi Nasional Yogyakarta.
- Bahtiar, R. dan Hidayat, W. 2005. *Pengaruh Penggantian Sebagian Semen (PC) Dengan Serbuk Kulit Kerang terhadap Kuat Desak Beton*. Skripsi Jurusan Teknik Sipil FTSP. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Daru Setiyo Cahyono dan Rhosyid Kholilur Rohman. 2013. *Pemanfaatan Limbah Asbes Untuk Pembuatan Batako*. Jurusan Teknik Sipil, Universitas Merdeka Madiun.
- George. 1996. *Perencanaan Struktur Beton Bertulang*. Terjemahan M. Sahari Besari. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Hermanto, Dony, dkk. 2014. *Kuat tekan batako dengan variasi bahan Tambah serat ijuk*. e-Jurnal MATRIKS TEKNIK SIPIL/September 2014/491
- Indra Syahrul Fuad, dkk. 2015. *Penggunaan Pasir Sungai dengan Pasir Laut Terhadap Kuat Tekan dan Lentur Pada Mutu Beton K-225*. Jurnal Desimilasi Teknologi. **Vol.3(1)**.

- Kurniasih, Dewi, dkk., 2017. *Pembuatan Pakan Ternak dari limbah Cangkang Kerang di Desa Bulak Kenjeran Surabaya*, Seminar Master, ISSN : 2548-1509.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan TerjemahNya*. Cet.10; Jawa Barat: CV. Penerbit di Ponegoro.
- Lis Ayu Widari, dkk. 2015. *Pengaruh Penggunaan Abu Abu Kayu Terhadap Kuat Tekan dan Daya Serap Air Pada Paving Block*. Teras Journal. **Vol.5(1)**.
- Maryam, S. 2006. *Pengaruh Serbuk Cangkang Kerang Sebagai Filler Terhadap Sifat-Sifat dari Mortar*. Skripsi FMIPA. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Marzuki, Ismail. 2009. *Analysis Penambahan Additive Batu Gamping Terhadap Kualitas Komposisi Kimia Semen Portland*. Jurnal Chemica. **Vol.10(1)**
- Mulyono, Tri. 2003. *Teknologi Beton*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyono, T. 2005. *Teknologi Beton*. Andi: Yogyakarta
- Ningsih triyulia, dkk. *Pemanfaatan Bahan Additive Abu Sekam Padi Pada Cement Portland Pt Semen Baturaja (Persero)*. Jurnal Teknik Kimia. **Vol.18(4)**
- Permana, A.B. 2008. *Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau*. Teras jurnal. **Vol.5(2)**
- Putri, Desi. 2017. *Studi Pengaruh Penambahan Limbah Serutan Bambu Terhadap Kuat Tekan Batako*. Jurnal Konstruksia. **Vol.9(1)**
- Rezeki, A, S., Karolina, R. (2013). *Pengaruh Subtitusi Abu Kulit Kerang Terhadap Sifat Mekanik Beton (Eksperimental)*, (1), 1–7.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

- Siregar, S.M. 2009. *Pemanfaatan Kulit Kerang dan Resin Epoksi Terhadap Karakteristik Beton Polimer*. Universitas Sumatra Utara.
- Syamsuir, Elvi. 2018. *Analisis Kelayakan Kualitas Batako Hasil Produksi Industri Kecil Di Kota Payakumbuh Dan Kabupaten Lima Puluh Kota*. Menara ilmu. **Vol.12(7)**
- Tjokrodimuljo, Kardiyono. 1996. *Teknologi Beton*. Nafiri: Yogyakarta.
- Wancik, Ahmad, dkk. 2007. *Batako Styrofoam Komposit Mortar Semen*. Jurusan Teknik Sipil Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Wijanarko, W. 2008. *Metode Penelitian Jerami Padi Sebagai Pengisi Batako*. [journal.http://kontruksiwisnuwijanarko.blogspot.com/2008/07/landasan-teori-bata-ringan](http://kontruksiwisnuwijanarko.blogspot.com/2008/07/landasan-teori-bata-ringan).
- Wiryono. 2013. *Pengantar ilmu Lingkungan*. Pertelon Media: Bengkulu

The logo of Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar is a light green emblem. It features a central yellow star with the year '1965' inside. The star is surrounded by stylized, overlapping arches and geometric shapes that form a larger, complex pattern.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN 1
HASIL PENGUJIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAPORAN PENGUJIAN

Nomor: 2.6540/LLU-BBIHP/02018

Nomor Analisis : P. 5728
Tanggal Penerimaan : 28 September 2018
Nama Pelanggan : Lisa David
Alamat : Jl. Toa Daweng No. 3, Makassar
Nama Contoh : Batako
Keterangan Contoh : Kode 1023.1238.1, Keadaan Contoh Bek.E, Untuk Analisa Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 28 September 2018
Tanggal Penerbitan : 10 Oktober 2018



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut:

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	53,52	SNI 13-0060-1987
Daya Serap Air	%	7,35	Gravimetri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Catatan

- Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Dilampirkan juga sertifikat sebagai isi hasil uji ini



LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.6543/LU-BBIHP/2018

Nomor Analisis : P-5731
Tanggal Penerbitan : 28 September 2018
Nama Pelanggan : Lela David
Alamat : Jl. Toa Duing No. 3, Makassar
Nama Contoh : Bekako
Keterangan Contoh : Kode 1023.1237.3, Keadaan Contoh Baik, 0, Untuk Analisa Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisa : 28 September 2018
Tanggal Penerbitan : 10 Oktober 2018



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	44,30	SNI 13-0069-1987
Daya Serap Air	%	7,41	Gravimetri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Catatan:

- Hasil uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Dilarang mengutip/mengyalin sebagian or hasil uji ini

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.65424.U-BBIHP/2018

Nomor Analisa : P. 5730
Tanggal Penerimaan : 29 September 2018
Nama Pelanggan : Leo Davit
Alamat : Jl. Toa Daring No. 3, Makassar
Nama Contoh : Batako
Keterangan Contoh : Kode 1023.1237 Z, Keadaan Contoh Baik, C, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisa : 28 September 2018
Tanggal Penerbitan : 10 Oktober 2018



Selain dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	31,72	SNI 13-0069-1987
Daya Serap Air	%	7,97	Gravimetri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan:

- Hasil uji hanya berlaku untuk contoh tersebut di atas
- Diwang dipergunakan sebagai acuan hasil uji ini

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor / 2.6541/LU-BBIHP/X/2018

Nomor Analisis : P. 5720
Tanggal Penerimaan : 28 September 2018
Nama Pelanggan : Leis David
Alamat : Jl. Toa Daeng No. 3, Makassar
Nama Contoh : Bafako
Keterangan Contoh : Kode 1003.1237.1, Keadaan Contoh Baik, B, Untuk Analisa Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisa : 28 September 2018
Tanggal Penerbitan : 10 Oktober 2018



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tekan	kg/cm ²	20,95	SNI 18-0063-1957
Daya Serap Air	%	2,14	Gravimetri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Catatan:

- Hasil uji hanya berlaku untuk contoh bereslot di atas
- Dibawah tanggungjawab sebagai terdapat di hasil uji ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN

Proses penjemuran





Proses penggilingan





1965
ALAUDDIN
MAKASSAR



1965

UNITAS ISLAM Negeri

UDIN

KASSR



MAKASSAR



Proses pembuatan









Proses pengujian
















LAMPIRAN III

PERSURATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN FISIKA

Perihal : Permohonan Peminjaman Alat

Kepada Yth

Kepala Laboratorium Fisika Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Leis David
NIM : 60400114021
Semester : IX
Fakultas : Sains dan Teknologi
Jurusan : Fisika
Judul Penelitian : Uji Kuat Tekan dan Daya Serap Air Batako dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang

Bermaksud untuk meminjam alat laboratorium, yaitu :

No	Nama Alat	Jumlah	Waktu
1	Neraca digital	1	3 hari

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kesediaan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Walaikum salam Wr. Wb.

Laboran Laboratorium
Fisika Dasar

Samata, 13 September 2018

Pemohon

Leis David

Abd. Mun'im, S.T.,M.T



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
JURUSAN FISIKA

Kampus II - J. H. M. Yasin (Empa No: 36 Rimang Palang-Gowa Telp/Fax (0411) 8221400

Hal : **Pemohonan Penerbitan Surat Izin Penelitian**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Leis David
NIM : 60400114021
Semester : VIII (delapan)
Fakultas : Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan : Fisika
Pembimbing : 1. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
2. Ria Rizki Hamzah, S.Pd., M.Pd.

Bermaksud melakukan penelitian yang berjudul "Uji Kual Tekan dan Daya Serap Air Batoko dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dibuatkan surat Izin Penelitian dari Fakultas Sains dan Teknologi untuk penelitian di:

1. Kepala Balai Besar Industri Hasil Perkebunan

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Samata, 10 September 2018
Sekertaris Jurusan Fisika

Irsan, S.Si., M.Pd
NIP.19810927 200604 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus 1: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus 2: J. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Palang-Gowa Telp. 1500363
(0411)241879 Fax (0411) 8221400

Nomor: 2127/Un.4/PSI/PP.00.9/07/2018

Makassar, 20 Agustus 2018

Status: Penting

Lampiran: -

Materi: Iain Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Kepala Laboratorium Analitik Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ditandai
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang
tersebut namanya di-bawah ini:

Nama	: Isa David
NIM	: 60400114001
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Saahara, S.Si, M.Sc., Ph.D 2. Rio Rizki Hamzah, S.Pd., M.Pd

Bermaksud melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul "Uji Kuat
dan Daya Serap Air Botol dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang".

Untuk maksud tersebut kami mengundang kranya kepada mahasiswa yang
bersangkutan agar uti untuk Penelitian di "Laboratorium Analitik Jurusan Kimia
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar".

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
Nip. 196512051993031601

Tembusan:

1. Kepala Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Map



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 666/S.01/PTSP/2018
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
 Kepala Balai Besar Industri Hasil
 Perkebunan (BBIP)

Di
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor
 : 423/Un-6/ST/PP.00.9/2018 tanggal 17 September 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti
 dibawah ini:

Nama : LEIS DAVID
 Nomor Pokok : 00400114001
 Program Studi : Fisika
 Pelejaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H.M. Yasin Lempu No. 26, Sempala

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan
 judul
 " UJI KUAT TEKAN DAN DAYA SERAP AIR BATAKO DENGAN VARIASI PENAMBAHAN ABU BANGKANG
 KERANG "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 28 September s/d 31 Oktober 2018.

Selubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan
 ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demiikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuatkan di Makassar
 Pada tanggal : 27 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Baitaru Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
 MAKASSAR

A. N. YAMIL SE, MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610313 199002 1 002

Terselamatkan ke:
 1. Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar
 2. Peneliti

0844 2709 2709/2018





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp: 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Rongkong Palang-Gowa telp. 1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : 2268/Un.8/FST/PP.00.9/9/2018
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Makassar, 17 September 2018

Kepada Yth
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala BPKMD Prov. Sulawesi Selatan

Di:
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Len David
Nik	: 60627114021
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Sahara, S.Si, M.Sc., Ph.D 2. Ika Rizki Harizan, S.Pd, M.Pd

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul "Uji Kuat Tekan dan Daya Serap Air Batoka Dengan Variasi Penambahan Abu Cangkang Kerang".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan keahinya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk Penelitian di "Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBHP)".

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip

RIWAYAT HIDUP



Leis David lahir pada sabtu, 05 oktober 1996 di desa kalatiri, kec. Burau, kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Penulis lahir dari pasangan Junaid dan Hijrah dan merupakan anak sulung dari tiga bersaudara yaitu Alwi dan Hardan.

Pada tahun 2002 penulis masuk sekolah dasar di SDN 112 LEMO dan lulus pada tahun 2009, dan kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun 2009 di SMPN 3 BURAU dan lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan sekolah tingkat atas di SMAN 1 BURAU dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama penulis lulus di Universitas Negeri Alauddin Makassar sebagai mahasiswa di jurusan Fisika fakultas Sains dan Teknologi melalui jalur SBMPTN.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R