

**MIKROENKAPSULASI EKSTRAK JINTAN HITAM (*Nigella sativa* L.)  
DENGAN METODE KOASERVASI KOMPLEKS**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh

**MUH. ALI KHUMAINI**  
**NIM.70100110069**

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Ali Khumaini

NIM : 70100110069

Tempat/Tanggal Lahir : Pare-pare/ 31 Oktober 1991

Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi

Alamat : Perumahan Hertasning Madani

Judul : Mikroenkapsulasi Ekstrak Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)  
dengan Metode Koaservasi Kompleks

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum



Makassar, 29 Maret 2017

**MUH. ALI KHUMAINI**  
70100110069


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Mikroenkapsulasi Ekstrak Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) dengan Metode Koaservasi Kompleks" yang disusun oleh Muh. Ali Khumaini, NIM: 70100110069, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam ujian sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu yang bertepatan dengan tanggal 29 Maret 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 29 Maret 2017  
1 Rajab 1438 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
Sekretaris : Haeria, S.Si., M.Si.  
Pembimbing I : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt.  
Pembimbing II : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt.  
Penguji I : Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt.  
Penguji II : Zulfahmi Alwy, M.Ag., Ph.D.




(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

 UIN Alauddin Makassar

  
Dr. Dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan kepada nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi dengan judul “Mikroenkapsulasi Ekstrak Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.) dengan Metode Koaservasi Kompleks” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Mudhar Bintang dan St. Nurhaeni dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudara ku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu

dan doa'nya. Walaupun seisi dunia ku berikan, tak mampu membayar semua jasa-jasa Ayah dan Ibu.

2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dekan dan wakil dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Heriah, S.Si., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Surya Ningsi S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing pertama dan Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Penguji Kompetensi yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
8. Zulfahmi Alwy, M.Ag., Ph.D, selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.

9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, hingga saat ini.
10. Teman-teman angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kebersamaan, bantuan, dan dukungan semangat selama ini.
11. Laboran di laboratorium Farmasi Andri Anugrah, S.Farm., Ahmad Muhammad Qomar, S.Farm dan Rahmat Wahyudi, S.Farm yang senantiasa membimbing dan mengarahkan. Serta kakanda angkatan 2005, 2006, 2007, 2008,2009 dan adinda angkatan, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Besar harapan kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Farmasi.



Makassar, 29 Maret 2017

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
ABSTRAK .....	xiv
ABSTRACT .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis .....	5
D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
1. Defenisi Operasional .....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian .....	7
2. Kegunaan Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Uraian Tanaman Jintan Hitam ( <i>Nigella sativa L.</i> ) .....	8

1. Klasifikasi Tanaman .....	8
2. Penamaan Tanaman Jintan Hitam .....	8
3. Morfologi Tanaman Jintan Hitam .....	8
4. Kandungan Kimia .....	10
5. Kegunaan Jintan Hitam .....	11
B. <i>Mikroenkapsulasi</i> .....	14
a. Alasan untuk Mikroenkapsulasi .....	16
b. Konsiderasi Fundamental .....	17
c. Mekanisme Pelepasan .....	17
d. Bahan Inti .....	18
e. Bahan Penyalut .....	18
f. Sifat Bahan Penyalut .....	20
g. Evaluasi mikro kapsul .....	20
C. <i>Tekhnik Pembuatan Mikro kapsul</i> .....	22
1. Metode Fisika .....	23
2. Metode Kimia .....	34
D. <i>Gelatin</i> .....	37
E. <i>Sodium Alginat</i> .....	38
F. <i>Glutaraldehida</i> .....	40
G. <i>Tanaman Obat Dalam Pandangan Islam</i> .....	41
BAB III METODE PENELITIAN .....	47
A. <i>Jenis dan Lokasi Penelitian</i> .....	47
1. Jenis Penelitian .....	47
2. Lokasi Penelitian .....	47



B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sampel .....	47
D. Metode Pengumpulan Data .....	47
1. Ekstraksi Minyak Jintan Hitam .....	47
2. Pembuatan Mikrokapsul Ekstrak Jintan Hitam .....	48
3. Penentuan Efisiensi Enkapsulasi .....	49
a. Pembuatan larutan baku ekstrak jintan hitam .....	49
b. Pembuatan kurva baku ekstrak jintan hitam.....	49
c. Penetapan kadar ekstrak dalam mikrokapsul.....	49
4. Penentuan Morfologi Mikrokapsul.....	50
E. Instrumen Penelitian .....	50
F. Validasi dan Relabilitas Instrumen .....	50
G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data .....	50
BAB IV HASIL DAN PENBAHASAN .....	51
A. Hasil Penelitian .....	51
1. Kurva Baku Ekstrak Jintan Hitam .....	51
2. Penyalutan Ekstrak dalam Mikrokapsul .....	52
3. Karakteristik Mikrokapsul.....	52
B. Pembahasan .....	52
BAB V PENUTUP .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	57
KEPUSTAKAAN .....	58
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	61
RIWAYAT HIDUP .....	82

## DAFTAR TABEL

No	Halaman
1. Master formula mikrokapsul ekstrak jintan hitam .....	48
2. Hasil penyalutan ekstrak dalam mikropartikel .....	52
3. Bentuk dan ukuran Mikropartikel .....	52
4. Nilai absorbansi kurva baku standar ekstrak jintan hitam .....	65
5. Nilai absorbansi mikrokapsul ekstrak jintan tiap formula .....	66



## DAFTAR GAMBAR

No	Halaman
1. Mikrosfer dan mikrokapsul .....	17
2. Teknik mikroenkapsulasi .....	23
3. Proses koaservasi .....	26
4. Mikroenkapsulasi dengan ekspansi cepat dari cairan superkritis .....	31
5. Representasi proses penyalutan panci .....	32
6. Proses spray drying .....	33
7. Struktur kimia gelatin .....	37
8. Struktur kimia alginat .....	39
9. Struktur glutaraldehid .....	40
10. Kurva baku ekstrak jintan hitam .....	51
11. Skema kerja ekstraksi biji jintan hitam ( <i>Nigella sativa</i> L.) .....	61
12. Tanaman jintan hitam ( <i>Nigella sativa</i> L.) .....	77
13. Biji jintan hitam ( <i>Nigella sativa</i> L.) .....	77
14. Hasil mikroenkapsulasi ekstrak jintan hitam .....	78
15. Alat rotary evaporator .....	79
16. Ekstrak biji jintan hitam ( <i>Nigella sativa</i> L.) .....	79
17. Pembuatan Mikrokapsul .....	80
18. Penyaringan Mikrokapsul .....	80
19. Hasil pengamatan mikrokapsul dibawah mikroskop .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Halaman
1. Ekstraksi biji Jintan Hitam ( <i>Nigella sativa L</i> ) .....	61
2. Pembuatan Mikrokapsul Ekstrak Jintan Hitam.....	62
3. Perhitungan Glutaraldehid .....	63
4. Absorbansi Kurva baku ... ..	65
5. Absorbansi Mikrokapsul Ekstrak Jintan Hitam tiap Formula .....	66
6. Perhitungan Efisiensi Enkapsulasi .....	67
7. Gambar Tanaman Jintan Hitam .....	77
8. Gambar Produk Mikrokapsul Ekstrak Jintan Hitam .....	78
9. Dokumentasi Penelitian .....	79
10. Gambar Pengamatan Mikroskop .....	81



## ABSTRAK

Nama Penyusun : Muhammad Ali Khumaini  
NIM : 70100110069  
Judul Skripsi : MIKROENKAPSULASI EKSTRAK JINTAN HITAM  
(*Nigella sativa* (L.)) DENGAN METODE KOASERVASI  
KOMPLEKS

---

Telah dilakukan Formulasi sediaan Mikro kapsul ekstrak heksan jintan hitam (*Nigella sativa* L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari mikro kapsul yang dibuat dengan metode koaservasi kompleks terhadap variasi konsentrasi yang berbeda.

Sediaan mikro kapsul ekstrak jintan hitam diformulasi dengan variasi konsentrasi ekstrak jintan hitam yang berbeda menggunakan metode koaservasi kompleks. Karakteristik dari mikro kapsul ditentukan dengan menghitung bobot mikro kapsul, efisiensi enkapsulasi dan morfologinya. Efisiensi enkapsulasi ditentukan menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis. Penelitian ini menggunakan mikro kapsul yang terdiri dari FI, FII, dan FIII menggunakan polimer Gelatin (2,8 g), Sodium Alginat (0,8 g), glutaraldehid (1,25 mmol) sebagai penaut silang, dan ekstrak jintan hitam (1,3,7 g).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula mikro kapsul yang menggunakan ekstrak jintan hitam pada konsentrasi 1 g (FI), memiliki efisiensi enkapsulasi yang paling baik sebanyak 71,2% dengan bobot 2,18 g, dan memiliki bentuk sferis dengan ukuran 3-13  $\mu\text{m}$ .

Kata kunci: Mikro kapsul, Koaservasi Kompleks, ekstrak heksan jintan hitam (*Nigella sativa* L.), Efisiensi enkapsulasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

Name : Muhammad Ali Khumaini  
NIM : 70100110069  
Title : MICROENCAPSULATION OF BLACK CUMIN (*Nigella sativa* (L.)) EXTRACT BY COMPLEX COACERVATION

---

Formulation Microcapsule preparation of black cumin (*Nigella sativa* (L.)) hexane extract had been carried out. This study aim to know the characteristics of microcapsule prepared with complex coacervation against different variety of concentration.

Microcapsule preparation of black cumin was formulated with different variety concentration of black cumin extract by complex coacervation method. Characteristic of microcapsule was determined by calculating total weight of microcapsule, encapsulation efficiency and microcapsule's morphology. Encapsulation efficiency was determined using UV-Vis Spectrophotometry method. This study used microcapsule that consists of FI, FII, and FIII using Gelatin (2,8 g), Sodium Alginate (0,8 g), Glutaraldehyde (1,25) mmol as crosslinker, and black cumin extract (1, 3, 7 g).

This study showed that microcapsule formula that using black cumin extract concentration at 1 g (FI) has the best encapsulation efficiency at 71,2% with total weight 2,18 g and have a spheric form with 3-13  $\mu\text{m}$  in size.

Keyword: Microcapsule, Complex Coacervation, black cumin (*Nigella sativa* (L.)) hexane extract, Encapsulation Efficiency.

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Biji jinten hitam digunakan dalam pengobatan tradisional di negara-negara timur tengah dan beberapa negara Asia sebagai promotif kesehatan dan pengobatan penyakit. Penggunaan biji jinten hitam pada pengobatan tradisional mendorong beberapa peneliti mengisolasi komponen aktifnya dan melakukan studi in vitro dan in vivo pada hewan dan manusia untuk mengetahui aksi farmakologinya. Hal ini meliputi stimulasi imun, anti histamin, anti inflamasi, anti kanker, analgesik, anti mikroba, anti parasit, anti oksidan, efek hipoglikemi dan sebagainya (Randhawa et al. 2002: 2).

Ini adalah sebuah bukti akan keabsahan kekuasaan Allah swt dan tiada keraguan dalam sabdaNya yaitu seperti dalam Al-Quranulkarim *tidak ada sesuatu yang diciptakan di semesta raya ini secara sia-sia* (QS. Ali Imran: 191). Sebagai hamba dengan anugrah akal pikiran yang sempurna dariNya, sudah seharusnya kita untuk terus belajar dan mencari tahu hal-hal baru dari tabir-tabir yang sebelumnya tidak pernah diketahui agar bisa bermanfaat, dan mengembangkannya demi pemanfaatan positif terhadap ummat manusia. Sabagai kewajiban dari embanan yang sudah seharusnya oleh kaum pelajar. Seperti yang tercantum dalam firman Allah swt:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي  
خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ

*Terjemahnya:*

*Keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): ‘Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka’”(Q.S. Ali Imran / 3: 191)*

Kandungan kimia biji jinten hitam adalah minyak lemak (fixed-oil) (32 % - 40 %), minyak atsiri (0,4 % - 0,45 %), protein, (16 % - 19,9 %), alkaloid, coumarin, mineral (1,79 % - 3,74 %), karbohidrat (33,9 %), fiber (5,5 %), air (6 %) (Randhawa et al. 2002: 1-12). Karena banyak mengandung minyak, maka ekstrak biji jinten hitam berbentuk minyak yang pekat (Sugindro et al. 2008: 58:).

Minyak biji jinten hitam mempunyai beberapa kelemahan, antara lain mudah teroksidasi, mudah menguap, tidak mudah terdispersi dalam bahan-bahan kering. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mikroenkapsulasi. Tidak mudah untuk menangani minyak dalam bentuk cairan, oleh karena itu, perubahan bentuk cairan minyak menjadi serbuk akan lebih mudah ditangani dan juga akan mengurangi penguapan selain meningkatkan stabilitas. (Sugindro et al. 2008: 58).

Mikroenkapsulasi dideskripsikan sebagai proses untuk menutup partikel berukuran mikro dari padatan atau tetes cairan atau gas dalam kulit yang inert, yang kemudian mengisolasi dan melindungi mereka dari lingkungan luar (Gosh, 2006).



Produk yang dihasilkan dari proses ini disebut mikropartikel, mikrokapsul, dan mikrosphere yang berbeda dalam morfologi dan struktur internal. Ketika ukuran partikel di bawah 1  $\mu\text{m}$  mereka dikenal sebagai nanopartikel, nanokapsul, atau nanosphere, secara respektif (Remunan et al, 1997: 577), dan partikel yang memiliki diameter diantara 3-800  $\mu\text{m}$  dikenal sebagai mikropartikel, mikrokapsul atau mikrosphere. Partikel yang lebih besar dari 1000  $\mu\text{m}$  dikenal sebagai makropartikel.

Metode koaservasi merupakan satu dari teknik mikroenkapsulasi yang paling awal, yang digunakan untuk berbagai produk konsumen. Metode ini didasarkan atas separasi dari larutan polimer hidrofilik menjadi dua fase, yaitu tetesan-tetesan kecil dari fase pekat kaya polimer dan fase cair encer. Koaservasi bisa dibagi menjadi koaservasi sederhana dan koaservasi kompleks tergantung dari jumlah polimer yang terlibat dalam formasi mikropartikel (Swarbrick, 2007; 2316)

Kemungkinan untuk memperoleh penyalutan masing-masing partikel padat dan juga tetesan cairan melalui koaservasi atau juga cara lainnya, telah memberikan rangsang baru terhadap teknologi farmasetik. Peran dan arti dari cara yang dikenal sebagai *pengkapsulan mikro* dalam pembuatan sediaan obat benar-benar memuaskan. Dengan cara ini, cairan dapat dirubah menjadi serbuk berdaya alir tinggi dan menghindari tak tersatukannya bahan obat, juga melindungi rasa yang tidak enak. Akhirnya bentuk sediaan depo berbagai jenis juga dapat dibuat. Melalui cara pemilihan pembungkus, ketebalan dinding, dan bahan pembuat lunak, pelepasan bahan obat dapat dikendalikan dalam batas yang luas. Kemungkinan manfaat penggunaan lainnya adalah stabilitas bahan obat. Prinsip-prinsip pembentukan kapsul mikro dapat mempengaruhi perkembangan selanjutnya dari sediaan obat lain. (Voight. 1995).

Metode mikroenkapsulasi melalui koaservasi kompleks dapat digunakan terhadap substansi minyak karena didasarkan pada fakta bahwa polimer (natural atau sintetik) yang memiliki muatan berlawanan akan terkondensasi dan menempel pada permukaan tetesan minyak yang terdispersi (Kruiff et al. 2004: 304). Koaservasi kompleks telah digunakan untuk mengenkapsulasi berbagai substansi minyak misalnya minyak ikan (Patrick et al. 2013), Eugenol (Shinde et al. 2011), Minyak bawang putih (Siow et al. 2013), dan likopen (Selmi et al: 2013).

Menurut Sugindro, dkk. pada penelitian sebelumnya yang berjudul “Pembuatan dan Mikroenkapsulasi Ekstrak Etanol Biji Jinten Hitam Pahit (*Nigella sativa L.*), telah didapatkan bahwa dengan menggunakan konsentrasi penyalut 20% (gom arab : maltodekstrin = 50 : 50) memiliki efisiensi enkapsulasi yang baik dengan menggunakan kandungan ekstrak biji jinten hitam 30% (Sugindro dkk. 2008).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka ekstrak dari biji jintan hitam memiliki prospek yang sangat bagus untuk dijadikan mikrokapsul. Oleh karena itu dilakukan study lanjutan tentang “Mikroenkapsulasi Ekstrak Jintan Hitam (*Nigella sativa L.*) Dengan Metode Koaservasi Kompleks”. Penelitian ini dimaksudkan sebagai metode alternatif dari metode Sugindro, dkk. yang memiliki efisiensi mikroenkapsulasi yang belum maksimal.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah metode koaservasi kompleks dapat menghasilkan mikrokapsul yang efisien pada ekstrak Jintan hitam (*Nigella sativa L.*)?
2. Berapa konsentrasi ekstrak optimum yang dibutuhkan untuk memformulasi mikrokapsul ekstrak jintan hitam dengan karakteristik yang paling baik?

3. Bagaimana tinjauan syariat Islam terhadap pemanfaatan tanaman jintan hitam dalam pengobatan?

### **C. Hipotesis**

Metode koaservasi kompleks dapat digunakan untuk memformulasi mikro kapsul ekstrak jintan hitam yang efisien.

### **D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Defenisi Operasional**

Mikroenkapsulasi adalah proses dimana padatan, cairan, atau bahkan gas dapat disimpan dalam formasi partikel mikroskopik dari salut tipis bahan pembentuk dinding di sekitar senyawa.

Koaservasi kompleks adalah pemisahan larutan makromolekular yang terdiri dari dua ion makro yang memiliki muatan berlawanan menjadi dua fase cair tak bercampur.

Paut silang adalah proses dimana terjadi penggabungan rantai dari dua atau lebih polimer atau protein yang berdekatan melalui ikatan kovalen dan membentuk struktur yang lebih besar. Pemaotan silang membuat polimer lebih keras dan menaikkan titik lelehnya.

Efisiensi enkapsulasi didefinisikan sebagai rasio konsentrasi material inti yang terperangkap dalam sejumlah mikro kapsul berbanding konsentrasi material inti yang digunakan dalam sejumlah mikro kapsul yang sama.

#### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan efisiensi enkapsulasi dari mikro kapsul ekstrak jintan hitam yang dihasilkan melalui metode koaservasi kompleks.

### ***E. Kajian Pustaka***

Pada tahun 2008 Sugindro dkk. melakukan penelitian yang berjudul “Pembuatan dan Mikroenkapsulasi Ekstrak Etanol Biji Jinten Hitam Pahit (*Nigella sativa* Linn.), Sugindro dkk. ingin merubah ekstrak biji Jinten hitam dari wujud cair menjadi padat dengan cara mikroenkapsulasi menggunakan metode spray drying. Penulis menjadikan penelitian Sugindro dkk. sebagai dasar untuk mengenkapsulasi ekstrak jintan hitam. Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian Sugindro dkk. adalah pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi jintan hitam dimana penulis menggunakan pelarut heksan yang memiliki kemampuan optimum dalam mengekstraksi jintan hitam, serta metode yang digunakan untuk menghasilkan mikrokapsul ekstrak jintan hitam, karena efisiensi mikrokapsul dari metode yang digunakan Sugindro dkk. belum optimal, maka penulis mencoba menggunakan metode koaservasi kompleks untuk menghasilkan mikrokapsul yang diharapkan memiliki efisiensi mikrokapsul yang optimal.

Pada tahun 2012 Devi et.al. melakukan penelitian yang berjudul “Study of Complex Coacervation of Gelatin A and Sodium Alginate for Microencapsulation of Olive Oil”, Devi et al. telah mempelajari bahwa metode koaservasi kompleks dalam mikroenkapsulasi minyak zaitun dapat menghasilkan mikrokapsul yang efisien. Penulis kemudian menjadikan penelitian Devi et al. sebagai salah satu dasar untuk menghasilkan mikrokapsul untuk substansi cair yang efisien, dalam hal ini penulis akan menerapkan metode dari penelitian ini terhadap mikroenkapsulasi ekstrak jintan hitam cair.

## ***F. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini, antara lain untuk:

- a. Menentukan efisiensi enkapsulasi dari mikrokapsul ekstrak jintan hitam yang dihasilkan melalui metode koaservasi kompleks.
- b. Menentukan konsentrasi ekstrak optimum yang dibutuhkan untuk memformulasi mikrokapsul ekstrak jintan hitam dengan karakteristik yang paling baik.
- c. Mengetahui tinjauan syariat Islam terhadap pemanfaatan tanaman jintan hitam dalam pengobatan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Melalui aktualisasi penelitian ini diharap dapat memberi manfaat yaitu:

- a. Sebagai sumber rujukan untuk penelitian lanjutan dan penelitian lainnya tentang efisiensi mikrokapsul jintan hitam yang dihasilkan melalui metode koaservasi kompleks.
- b. Sebagai data ilmiah kepada industri obat herbal bahwa ekstrak jintan hitam dapat dienkapsulasi menggunakan metode koaservasi kompleks.
- c. Memperkaya khazanah ilmiah tanaman Indonesia yang bermanfaat untuk menunjang kesehatan dalam Islam.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Tanaman Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)

##### 1. Klasifikasi Tanaman

Dunia	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Anakdivisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida dicotyledon
Anakkelas	: Magnolidae
Bangsa	: Ranunculales
Suku	: Ranunculaceae
Marga	: <i>Nigella</i> L.
Jenis	: <i>Nigella sativa</i> L. (Khare, 2007: 439).

##### 2. Penamaan Tanaman Jintan Hitam

Black cumin dan Small Fennel (Inggris), Kaalaajaaji, Kalikaa, Prtvikaa, Sthulajiraka, Sushavi, Upkunchika (Sansekerta), Kalonji dan Kamaazaruus (Yunani), Karum seeragm (Siddha/Tamil) (Khare, 2007: 439)

Jinten ireng (Jawa), Jintang le'leng (Makassar), Jintan maeta (Bau-bau), Jintan malotong (Toraja), Jintan lotong (Bugis) (Sastroamidjojo, 1997: 570).

##### 3. Morfologi Tanaman Jintan Hitam

Tanaman berupa herba kecil dengan tinggi sekitar 6 sampai 12 inci, memiliki bunga yang tumbuh pada ujung cabang dengan warna putih seperti susu, dan tumbuh berpasangan di kedua sisi cabang atau batang, daun yang paling bawah kecil dan daun yang paling atas dapat mencapai panjang 6 sampai 10 cm (Resnita, 2008).

Pokoknya mengeluarkan bunga berwarna ungu muda atau putih dengan 5 helai mahkota selebar 2,5 cm. Buahnya berbentuk kapsul yang mengandung banyak biji kecil berwarna putih dan berbentuk trigonal dan panjang sekitar 3 mm. Butir-butir jintan hitam dapat mereproduksi diri dengan sendirinya dan akan mengalami metamorfosis (perubahan dan pematangan bentuk fisik) dari biji yang (pada awalnya) berwarna putih menjadi biji yang berwarna hitam (setelah mengalami metamorfosis). Setelah matang kapsulnya terbuka dan biji-biji ini akan berubah menjadi hitam. Tanaman jintan hitam secara keseluruhan tampak seperti segitiga (Arifiyah, 2007).

Ada tiga jenis jintan hitam, yaitu:

a. Jintan Hitam yang Populer

Jintan hitam yang populer, dikenal dengan nama ilmiah *Nigella sativa*. Ia merupakan tanaman semak belukar yang tingginya mencapai 50 cm, bercabang-cabang, dan berbulu halus. Daun-daunnya terbagi menjadi bagian-bagian kecil dengan bentuk seperti benang. Bunganya putih kebiru-biruan. Buahnya semacam kapsul yang mengandung sejumlah benih yang memunculkan aroma parfum apabila digilas dengan jemari.

b. Jintan Hitam Damaskus (*Nigella damascena*)

Dalam kadar tertentu mirip dengan jenis sebelumnya, hanya saja daunnya terbagi menjadi beberapa bagian yang panjang dan tinggi. Bunga-bunganya berukuran besar berwarna biru. Ada salah satu jenisnya yang memiliki bunga-bunga khas yang tunggal dan ada yang berpasangan. Jenis bunga tunggal yang paling penting dikenal dengan nama *miss jekyll* yang berbunga berwarna biru, dan jenis *persian rose* yang mempunyai bunga berwarna merah gelap. Adapun jenis yang

bunganya berpasangan adalah *double blue*, yang memiliki bunga berwarna biru berukuran besar.

c. Jintan Hitam Oriental (*Nigella orientalis*)

Jenis ini adalah tumbuhan pendek kecil dan lemah pertumbuhannya. Panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Daunnya terbagi menjadi bagian-bagian seperti benang yang tinggi dan panjang. Warnanya hijau cerah, sedangkan bunganya berwarna kuning, dengan bintik-bintik merah (Sulaiman, 2008: 12-13).

#### **4. Kandungan Kimia**

Kandungan nutrisi *Nigella sativa* selain pembangunan sistem kekebalan tubuh sepanjang hari, juga menyediakan sumber yang optimal untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit. *Nigella sativa* kaya akan kandungan nutrisi Monosakarida (molekul gula tunggal) dalam bentuk glukosa rhamnosa, xylose dan arabinosa yang dengan mudah dapat diserap oleh tubuh sebagai sumber energi, juga mengandung non-starch polisakarida yang berfungsi sebagai sumber serat yang sangat berguna untuk diet.

Lima belas asam amino pembentuk protein, delapan diantaranya asam amino esensial yang sangat diperlukan oleh tubuh, dimana tubuh tidak dapat mensintesisnya sendiri sehingga perlu asupan dari luar. Kandungan arginin didalamnya sangat penting untuk masa pertumbuhan, analisis kimia lanjutan menemukan bahwa ia mengandung karotin, yang diubah menjadi vitamin A oleh liver.

*Nigella sativa* juga sebagai sumber Kalsium, Zat besi, Sodium, dan Potassium yang berperan penting dalam membantu peran enzim. Ia juga mengandung asam lemak, terutama asam lemak esensial tak jenuh (Asam Linoleic dan Linolenic). Asam lemak esensial terdiri dari asam Alfa-Linolenic (Omega-3) dan asam Linoleic



(Omega-6) sebagai pembentuk sel yang tidak dapat dibentuk sendiri dalam tubuh sehingga harus mendapat asupan atau makanan dari luar yang memiliki kandungan asam lemak esensial yang tinggi (Awan, 2008).

100 gram jintan hitam mengandung zat-zat sebagai berikut:

- a. 13,19 gr air
- b. 9,17 gr protein
- c. 9,12 gr lemak
- d. 80,10 mg kalsium
- e. 20 mg vitamin A
- f. 6,2 mg niasin
- g. 3,6 gr fiber
- h. 8,7 gr abu
- i. 463 kalori (sulaiman, 2008: 10-11).

### **5. Kegunaan Jintan Hitam**

Biji jintan hitam kerap digunakan sebagai salah satu bahan bumbu dapur berbau khas. Biasanya, masakan-masakan daerah seperti dari Jawa dan Sumatera sering menambahkan bahan ini ke dalam masakannya. Jenis jintan, terbagi dalam dua rupa, yaitu jintan putih dan jintan hitam. Jintan putih lebih sering digunakan sebagai bumbu masak dibanding jintan hitam. Khusus jintan hitam ternyata banyak mengandung khasiat untuk mengatasi berbagai penyakit. Di beberapa daerah, biji yang juga disebut jintan hitam pahit di Malaysia ini juga digunakan sebagai peluruh keringat, peluruh kentut, obat perangsang, peluruh haid, serta memperlancar air susu ibu (Anonim 2009).

Jintan hitam memiliki banyak kegunaan berdasarkan berbagai penelitian yang telah dilakukan. Beberapa kegunaan jintan hitam adalah sebagai berikut :

a. Memperkuat sistem kekebalan tubuh

Jintan hitam meningkatkan rasio antara sel-T helper dengan sel-T penekan (supressor) sebesar 55-72%, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas fungsional sel pembunuh alami dan efek jintan hitam sebagai imunomodulator (El-Kadi et al. 1989; Haq et al. 1999). Kandungan timokuinon pada jintan hitam menstimulasi sumsum tulang dan sel imun, produksi interferon, melindungi kerusakan sel oleh infeksi virus, menghancurkan sel tumor dan meningkatkan jumlah antibodi yang diproduksi sel-B (Gali-Muhtasib et al. 2007).

b. Memiliki aktivitas anti-histamin

Histamin adalah zat yang diproduksi oleh jaringan tubuh yang dapat menyebabkan reaksi alergi dan berhubungan dengan suatu kondisi seperti asma bronchial. Salah satu zat aktif yang diisolasi dari minyak atsiri jintan hitam adalah nigellone (bentuk dimer dari ditimokuinon) yang memiliki aktivitas anti-histamin, sehingga dapat digunakan untuk terapi asma bronkhial dan penyakit alergi lainnya; mekanisme kerja nigellone sebagai anti-histamin adalah dengan menghambat aktivitas protein kinase C dan menurunkan pengambilan kalsium dari sel yang berguna menghambat aktivitas fungsional enzim fosfolipase A2 pada metabolisme prostaglandin (Chakhravarthy 1993).

c. Aktivitas anti-tumor

Salomi et al. (1992) mengemukakan bahwa asam lemak berantai panjang yang berasal dari jintan hitam dapat mencegah pembentukan Ehrlich Ascites Carcinoma (EAC) dan sel Dalton's Lymphoma Ascites (DLA) yang merupakan jenis sel kanker

yang umum ditemukan pada manusia. Kandungan timokuinon pada jintan hitam dapat menyebabkan apoptosis pada sel kanker osteosarkoma dengan mempengaruhi aktivitas gen p53 (Roepke et al. 2007). Pada kanker esophagus, kandungan timokuinon juga menginduksi terjadinya apoptosis pada sel kanker (Hoque et al. 2005). Kemampuan aktivitas anti kanker pada jintan hitam juga didukung oleh efek sitotoksitas secara in vivo dan in vitro ekstrak biji jintan hitam (Salomi et al. 1992).

#### d. Anti Mikrobial

Ekstrak air jintan hitam memiliki aktivitas anti jamur pada pengujian in vivo (Khan et al. 2003). Selain itu, zat aktif pada minyak atsiri jintan hitam efektif melawan bakteri seperti *Staphylococcus aureus* (Hannan et al. 2008).

#### e. Anti peradangan

Kandungan timokuinon dan nigellone dalam minyak jintan hitam berguna untuk mengurangi reaksi radang melalui aktivitas antioksidan (El Dakhkhny et al. 2000; El Dakhkhny et al. 2002). Mekanisme anti radang lainnya dari timokuinon adalah dengan menghambat pembentukan mediator peradangan seperti leukotriene pada leukosit (Mansour and Tornhamre 2004; Hoque et al. 2005).

#### f. Meningkatkan laktasi

Penggunaan minyak jintan hitam dapat meningkatkan pengeluaran susu ibu (Agrawala et al. 1971). Kombinasi dari bagian lipid dan struktur hormon dalam jintan hitam berperan meningkatkan aliran susu (Gerritsma 1989).

Secara umum jintan hitam berguna untuk meningkatkan kesehatan tubuh, menyediakan energi dengan cepat, meningkatkan metabolisme, melancarkan pencernaan, memperlancar peredaran darah, menurunkan tekanan darah, menurunkan tingkat gula darah, menstimulasi periode menstruasi, meningkatkan aliran susu ibu,

meningkatkan jumlah sperma, anthelmintik, meredakan bronkhitis dan batuk, menurunkan demam, meredakan bronkhitis, menurunkan demam, dan iritasi kulit (El-Tahir dan Ashour 1993).

Jintan hitam juga baik dikonsumsi oleh orang yang sehat karena jintan hitam mengikat radikal bebas dan menghilangkannya. Selain itu, jintan hitam mengandung beta karoten yang dikenal dapat menghancurkan sel karsinogenik. Biji jintan hitam kaya akan sterol khususnya beta sterol yang dikenal mempunyai aktivitas antikarsinogenik.

g. Memiliki aktivitas estrogenik

Parhizkar et al. (2011) menyatakan bahwa pemberian jintan hitam memiliki aktivitas estrogenik yang mampu membantu menanggulangi tanda-tanda menopause sehingga mampu digunakan sebagai terapi alternatif pengganti hormon.

### **B. Mikroenkapsulasi**

Mikroenkapsulasi adalah proses dimana padatan, cairan, atau bahkan gas dapat disimpan dalam formasi partikel mikroskopik dari salut tipis bahan pembentuk dinding di sekitar senyawa. Proses ini bermula pada akhir 1930-an sebagai pengganti pembersih dari kertas karbon dan pita karbon sebagaimana yang ditemukan oleh industri bisnis mesin. Pengembangan yang paling mutakhir yakni reproduksi kertas dan pita yang mengandung kapsul gelatin kecil yang terlepas pada penekanan tuts mesin ketik atau tekanan pena atau pensil pada tahun 1950an yang merupakan stimulus untuk pengembangan senyawa termikroenkapsulasi, termasuk obat (Alagusundaram et al, 2009: 526-534).

Sistem penghantaran obat yang didesain dengan baik dapat mengatasi beberapa problem dari terapi konvensional dan meningkatkan efikasi terapi dari obat yang

diberikan. Untuk memperoleh efikasi terapeutik maksimum, hal tersebut dibutuhkan untuk mengantar agen ke jaringan target pada jumlah optimal di periode waktu yang tepat dengan menyebabkan sedikit toksisitas dan efek samping minimum. Terdapat berbagai pendekatan dalam menghantarkan senyawa terapeutik ke situs target dengan cara pelepasan diperlambat terkontrol. Salah satu pendekatannya yaitu menggunakan mikrosfer sebagai pembawa obat. Karakteristik mikrosfer berupa serbuk bebas alir yang mengandung protein atau polimer sintetik yang biodegradable di alam dan idealnya memiliki ukuran kurang dari 200  $\mu\text{m}$ . Mikroenkapsulasi adalah proses dimana tetes yang sangat kecil atau partikel dari senyawa cair atau padat diselubungi atau dilapisi dengan lapisan film dari senyawa polimer. Mikroenkapsulasi mencakup Bio enkapsulasi yang lebih terbatas pada penyalutan senyawa aktif biologis (contohnya dari DNA sampai keseluruhan sel atau grup sel) umumnya untuk meningkatkan kerjanya dan/atau meningkatkan waktu penyimpanannya (Banker et al, 2002: 501-527).


Mikroenkapsulasi menyediakan sarana untuk mengkonversi cairan ke padatan, untuk mengubah sifat koloid dan permukaan, untuk memberi proteksi dari lingkungan dan mengontrol karakteristik pelepasan atau availabilitas dari senyawa yang disalut. Beberapa sifat ini dapat diperoleh melalui teknik penyimpanan makro; akan tetapi, keunikan dari mikroenkapsulasi adalah ukuran kecil dari partikel tersalut dan penggunaan berkelanjutan dan adaptasinya pada variasi yang luas dari bentuk sediaan dan yang secara teknis sulit pengerjaannya. Berikut keuntungan dari proses mikroenkapsulasi:

1. Teknik ini bisa digunakan untuk mengkonversi cairan obat menjadi serbuk bebas alir.
2. Obat yang sensitif dengan oksigen, kelembaban atau cahaya dapat distabilkan oleh mikroenkapsulasi.
3. Inkompatibilitas
4. antara obat dapat dicegah oleh mikroenkapsulasi
5. Penguapan dari banyak obat volatil seperti metil salisilat dan minyak peppermint bisa dicegah oleh mikroenkapsulasi.
6. Banyak obat telah dimikroenkapsulasi untuk mengurangi toksisitas dan iritasi pencernaan termasuk ferro sulfat dan KCl.
7. Pengaturan situs absorpsi juga bisa dicapai dengan mikroenkapsulasi.
8. Zat kimia toksik seperti insektisida dapat dimikroenkapsulasi untuk mengurangi kemungkinan sensitisasi dari pekerja.
9. Bakan dan Anderson telah menemukan bahwa mikroenkapsulasi vitamin A palmitat meningkatkan stabilitas.

#### **a. Alasan untuk Mikroenkapsulasi**

Alasan untuk mikroenkapsulasi tak terhitung jumlahnya. Pada beberapa kasus, inti harus diisolasi dari sekitarnya, seperti mengisolasi vitamin dari efek merusak oksigen, memperlambat evaporasi dari inti yang volatil, meningkatkan sifat penanganan dari bahan yang lengket, atau mengisolasi inti reaktif dari serangan kimia. Pada kasus lain, tujuannya bukan mengisolasi inti secara sempurna tapi untuk mengontrol tingkat dimana inti melepaskan mikrokapsul, sebagaimana dalam pelepasan terkontrol dari obat dan pestisida. Masalahnya mungkin bisa sesederhana

menutupi rasa atau bau dari inti, atau sekomples meningkatkan selektivitas dari proses adsorpsi dan ekstraksi (Agnihotri, 2012: 2)



Gambar 1. Mikrosfer dan mikrokapsul

#### **b. Konsiderasi Fundamental**

Realisasi dari tawaran potensi mikroenkapsulasi melibatkan pengertian dasar dari sifat umum dari mikrokapsul, seperti sifat dari senyawa inti dan penyalut, stabilitas dan karakteristik pelepasan dari bahan tersalut dan metode mikroenkapsulasi (Blanco et al, 1997: 287-294)

#### **c. Mekanisme Pelepasan**

Mekanisme pelepasan dari mikrosfer adalah:

##### 1) Degradasi sistem monolitik terkontrol

Obat terlarut dalam matriks dan terdistribusi seragam seluruhnya. Obat melekat kuat pada matriks dan terlepas pada degradasi dari matriks. Difusi dari obat lebih lambat jika dibandingkan dengan degradasi matriks.

##### 2) Difusi sistem monolitik terkontrol

Disini agen aktif terlepas oleh difusi sebelum atau bersamaan dengan degradasi dari polimer matriks. Tingkat pelepasan juga bergantung dimana polimer terdegradasi oleh mekanisme homogen atau heterogen.

### 3) Difusi sistem reservoir terkontrol

Disini agen aktif dienkapsulasi oleh tingkat membran pengontrol dimana agen berdifusi dan membran tererosi hanya setelah penghantarannya sempurna. Pada kasus ini, pelepasan obat tidak terpengaruh oleh degradasi matriks.

### 4) Erosi

Erosi dari penyalut berdasarkan pH dan hidrolisis enzimatis yang menyebabkan pelepasan obat dengan bahan penyalut tertentu seperti gliseril mono stearat, beeswax, stearil alkohol, dll (Benita et al, 1982; 205-210)

#### **d. Bahan Inti**

Bahan inti, didefinisikan sebagai bahan spesifik yang akan disalut, bisa berupa cair atau padat. Komposisi dari bahan inti bisa bervariasi, seperti inti cair dapat mencakup bahan terdispersi dan/atau terlarut. Inti padat berupa konstituen aktif, stabilisator, pengisi, excipient, dan penghambat atau pemercepat tingkat pelepasan. Kemampuan untuk memvariasi komposisi bahan inti memberikan fleksibilitas nyata dan pemanfaatan karakteristik ini sering memungkinkan desain yang ampuh dan pengembangan sifat mikrokapsul yang diinginkan (Chein et al, 1996: 52-55)

#### **e. Bahan Penyalut**

Pemilihan bahan penyalut yang sesuai menentukan sifat fisika dan kimia dari produk mikrokapsul/mikrosfer. Saat memilih polimer, persyaratan produk yakni stabilisasi, pengurangan volatilitas, karakteristik pelepasan, kondisi lingkungan, dll. sebaiknya dijadikan pertimbangan. Polimer harus mampu membentuk film yang kohesif dengan bahan inti. Dia harus kompatibel, tidak reaktif dengan bahan inti dan memberikan sifat penyalutan yang diinginkan seperti kekuatan, fleksibilitas, impermeabilitas, sifat optik dan stabilitas.



Umumnya polimer hidrofilik, polimer hidrofobik (atau) kombinasi keduanya digunakan dalam proses mikroenkapsulasi. Sejumlah bahan penyalut telah digunakan dengan sukses; contoh dari ini termasuk gelatin, polivinil alkohol, etil selulosa, selulosa asetat ptalat, dan stiren maleat anhidrida. Ketebalan film bisa sangat bervariasi tergantung pada area permukaan dari bahan yang akan disalut dan karakteristik fisika lain dari sistem (Chien et al, 1991: 2269-2290). Mikrokapsul dapat terdiri dari partikel tunggal atau kumpulan partikel. Setelah isolasi dari cairan pembawa dalam pembuatan dan pengeringan, bahan akan tampak sebagai serbuk bebas alir. Serbuk sesuai untuk formulasi tablet kempa, kapsul gelatin keras, suspensi, dan bentuk sediaan lain. Bahan penyalut yang digunakan dalam metode mikroenkapsulasi dapat dipertanggungjawabkan, untuk beberapa pengembangan, untuk modifikasi in situ (Collins et al, 1990: 116 120).

Pemilihan dari penyalut yang diberikan seringkali bisa dibantu oleh review dari literatur yang tersedia dan melalui studi dari film bebas atau penyalut, walaupun penggunaan praktis dari informasi film bebas seringkali terhalang oleh alasan berikut:

- 1) Film penyalut atau bebas yang disiapkan oleh tehnik penyalutan biasa menghasilkan film yang menurut pertimbangan lebih tebal dari yang diproduksi oleh mikroenkapsulasi partikel kecil; karena itu, hasil yang didapat dari film penyalut sebaiknya tidak ditentukan untuk penyalut mikrokapsul yang tipis.
- 2) Metode mikroenkapsulasi yang khusus yang digunakan untuk deposisi dari penyalut yang diberikan menghasilkan sifat yang spesifik dan inherent yang sulit untuk di ibaratkan dengan metode penyalutan film yang tersedia.
- 3) Substrat penyalut dari bahan inti mungkin memiliki efek yang tegas pada sifat penyalutan. Oleh karena itu, pemilihan bahan penyalut yang khusus melibatkan

pertimbangan terhadap data klasik dari film bebas dan hasil yang telah diaplikasikan (Dortune et al, 1998: 281-288).

#### **f. Sifat bahan penyalut**

- 1) Stabilisasi dari bahan inti.
- 2) Inert terhadap bahan aktif.
- 3) Pelepasan terkontrol di bawah kondisi spesifik.
- 4) Pembentuk film, lunak, tak berasa, stabil.
- 5) Non-higroskopis, tidak berviskositas tinggi, ekonomis.
- 6) Larut dalam media berair atau pelarut, atau meleleh.
- 7) Penyalut fleksibel, rapuh, keras, tipis, dll.

Contoh bahan Penyalut:

- a) **Resin larut air** – Gelatin, Gom arab, Pati, Polivinilpirolidon, Carboksimetilselulosa, Hidroksietilselulosa, Metilselulosa, Polivinil alkohol, Asam poliakrilat.
- b) **Resin tak larut air** – Etilselulosa, Polietilen, Polimetakrilat, Poliamida (Nilon), Poli (Etilen Vinil asetat), selulosa nitrat, Silikon, Poli laktid glikolida.
- c) **Lilin dan lipid** – Parafin, Kamauba, Spermaseti, Lilin lebah, Asam stearat, Stearil alkohol, Gliseril stearat.
- d) **Resin enterik** – Selak, Selulosa asetat ptalat, Zein (Fabregas et al, 1995: 1689-1696).

#### **g. Evaluasi Mikrokapsul**

Pembuatan suatu produk obat khususnya mikrokapsul, tidak terlepas dari berbagai evaluasi untuk mengontrol kualitas produk dan mengetahui layak tidaknya mikrokapsul yang diperoleh untuk digunakan dan dipasarkan. Evaluasi yang

dilakukan pada mikrokapsul meliputi pemeriksaan morfologi mikrokapsul, pengukuran partikel, berat mikrokapsul yang diperoleh, pengukuran kadar air, penentuan kandungan zat inti, penentuan persentase zat inti yang tersalut, uji pelepasan *In vitro* (Sutriyo, 2004).

#### 1. Pemeriksaan morfologi mikrokapsul

Pemeriksaan morfologi mikrokapsul dengan menggunakan *scanning electron microscopy* untuk mengetahui sifat pelepasan obat, karakteristik permukaan dan adanya pori-pori pada permukaan mikrokapsul.

#### 2. Pengukuran partikel

Pengukuran partikel dievaluasi dengan *particle size analyzer*.

#### 3. Berat mikrokapsul yang diperoleh

Mikrokapsul yang diperoleh ditimbang menggunakan timbangan analitik

#### 4. Penetapan kadar air

Mikrokapsul diukur kadar airnya menggunakan alat pengukur kadar lembab (*moisture balance*)

#### 5. Penentuan kandungan zat inti

Penentuan kandungan zat obat mikrokapsul dilakukan untuk mengetahui banyaknya zat aktif yang dapat terkapsulasi dan efisiensi metode yang digunakan. Mikrokapsul dapat mengandung bahan inti sampai 99% dihitung terhadap berat mikrokapsul. Metode yang digunakan tergantung dari kelarutan bahan penyalut dan bahan inti.

#### 6. Penentuan persentase zat inti yang tersalut

Dari penentuan kandungan obat dalam mikrokapsul yang diperoleh dapat dihitung persentase zat aktif yang tersalut dengan menggunakan rumus:

$$F_p = \frac{F_m}{F_t} \times 100\%$$

Dimana  $F_p$  = Persentase zat tersalut


$F_m$  = Fraksi zat aktif dalam mikrokapsul

$F_t$  = Fraksi teoritis zat aktif dalam mikrokapsul

### C. Teknik Pembuatan Mikrokapsul

Pembuatan mikrosfer sebaiknya memenuhi kriteria tertentu:

1. Kemampuan untuk bercampur dengan baik pada konsentrasi tinggi dengan obat.
2. Ukuran partikel terkontrol dan kemampuan untuk terdispersi dalam pembawa air untuk injeksi.
3. Pelepasan reagen aktif dengan kontrol bagus terhadap skala waktu yang luas.
4. Biokompatibilitas dengan biodegradabilitas yang dapat dikontrol dan kelemahan terhadap modifikasi kimia (Fang et al, 2002: 263-280).



Gambar 2. Teknik Mikroenkapsulasi

## **1. Metode fisika**

### **a. Penyalutan suspensi udara**

Mikroenkapsulasi oleh teknik suspensi udara terdiri atas mendispersikan padatan, bahan inti tertentu dalam aliran udara pembantu dan penyalut spray pada partikel yang tersuspensi udara. Di dalam chamber penyalut, partikel disuspensikan pada aliran udara yang bergerak keatas. Desain dari chamber dan parameter operasinya berefek pada aliran resirkulasi dari partikel melalui bagian zona penyalutan dari chamber, dimana bahan penyalut, biasanya larutan polimer, diaplikasikan dengan spray pada partikel yang sedang bergerak.

Setiap melalui zona penyalutan, bahan inti mendapatkan tambahan bahan penyalut. Proses siklus diulang, kemungkinan beberapa ratus kali selama proses, tergantung pada ketebalan salut mikroenkapsulasi yang diinginkan atau apakah partikel bahan inti terenkapsulasi menyeluruh. Aliran udara pembantu juga bertindak untuk mengeringkan produk selama dienkapsulasi. Tingkat pengeringan secara langsung berhubungan dengan volume temperatur dari aliran udara pembantu. Penyalutan suspensi udara dari partikel oleh larutan atau lelehan memberi control dan fleksibilitas yang lebih baik. Partikel disalut saat tersuspensi dalam aliran udara yang bergerak keatas. Mereka didukung oleh piringan berlubang yang memiliki pola lubang yang berbeda di dalam dan di luar tempat masuk silinder.

Hanya udara yang cukup yang dibolehkan naik melalui bagian luar ruang anular untuk memfluidisasi partikel yang terkumpul. Kebanyakan dari udara yang naik (biasanya dipanaskan) mengalir didalam silinder, menyebabkan partikel naik dengan cepat. Di atas, saat aliran berubah dan melambat, mereka kembali ke dasar bagian luar dan bergerak kebawah untuk mengulang siklus. Partikel melewati silinder

bagian dalam beberapa kali dalam beberapa menit di metode ini. Proses suspensi udara menawarkan variasi yang luas dari kandidat bahan penyalut untuk mikroenkapsulasi. Proses ini memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan penyalut dalam bentuk larutan pelarut organik, larutan berair, emulsi, dispersi, atau lelehan panas dalam peralatan terbatas dalam kapasitas dari satu pound sampai 990 pound. Bahan inti yang terdiri atas partikel mikron atau submikron bisa dengan efektif dienkapsulasi oleh teknik suspensi udara, tapi aglomerasi partikel dengan beberapa ukuran yang agak lebih besar normalnya didapatkan.

#### **b. Koaservasi dan Mikroenkapsulasi**

Koaservasi adalah fenomena koloid. Jika terdapat larutan koloid dalam pelarut yang sesuai, maka menurut sifat koloid, berbagai perubahan dapat membawa pengurangan kelarutan dari koloid. Sebagai akibat dari penurunan ini sebagian besar dari koloid dapat dipisahkan menjadi fase baru. Sistem yang awalnya satu fase menjadi dua fase. Salah satunya kaya akan konsentrasi koloid dan yang lainnya tidak. Fase yang kaya koloid dalam keadaan terdispersi tampak sebagai tetesan cairan amorf yang disebut tetesan koaservat. Saat terbentuk dia berkoalesensi menjadi satu lapisan cairan kaya koloid homogen dan jernih, yang di kenal sebagai lapisan koaservat yang dapat deposisikan untuk memproduksi bahan dinding dari kapsul yang dihasilkan.

Koaservasi dapat diinisiasi dengan beberapa cara yang berbeda. Contohnya merubah temperatur, merubah pH atau menambahkan zat kedua seperti larutan garam ionik pekat berair atau non-solvent. Saat koaservat terbentuk, dia harus membasahi partikel inti yang tersuspensi atau tetes inti dan berkoalesensi menjadi lapisan kontinyu agar proses mikroenkapsulasi terjadi. Langkah terakhir untuk


mikroenkapsulasi adalah pengerasan dinding koaservat dan isolasi mikrokapsul, biasanya langkah tersulit dari keseluruhan proses (Guo, 1994: 315-325).

Proses mikroenkapsulasi ini umumnya didasarkan pada The National Cash Register (NCR) Corporation and the patents of B.K. Green. Proses ini terdiri dari tiga langkah:

**Langkah-1:** Langkah pertama dari pemisahan fase koaservasi melibatkan pembentukan tiga fase kimia tak bercampur: fase cairan pembawa, fase bahan pelapis, dan fase bahan inti. Ketiga fase dibentuk dengan mendispersikan bahan inti dalam larutan polimer pelapis, fase pembawa digunakan sebagai pelarut untuk polimer. Fase bahan pelapis yang terdiri dari polimer dalam fase cair, dibentuk dengan menggunakan salah satu dari metode koaservasi pemisahan fase, yaitu dengan merubah temperatur dari larutan polimer, dengan menambahkan larutan, atau dengan menginduksi interaksi polimer-polimer.

**Langkah-2 :** Disini melibatkan deposisi dari cairan pelapis polimer pada bahan inti. Hal ini dilakukan dengan pencampuran terkendali dari cairan bahan pelapis dan bahan inti dalam pembawa. Cairan polimer pelapis dideposisikan pada bahan inti jika polimer yang teradsorpsi pada permukaan terbentuk antara bahan inti dan fase cair. Pengurangan pada total energi antarmuka bebas dari sistem membantu promosi deposisi dari bahan pelapis, yang dibawa oleh penurunan area permukaan bahan pelapis selama koalesensi dari tetesan cairan polimer.

**Langkah-3 :** Pada langkah akhir pengerasan dari bahan pelapis dilakukan dengan panas, teknik desolvasi paut silang, untuk membentuk mikrokapsul mandiri.



Gambar 3. Proses Koaservasi: (a) Dispersi bahan inti dalam larutan polimer (b) Pemisahan koaservat dari larutan (c) Pelapisan bahan inti oleh tetesan mikro koaservat (d) Koalesensi koaservat untuk membentuk cangkang kontinyu disekitar partikel.

#### 1) Koaservasi Sederhana

Koaservasi sederhana melibatkan penggunaan dari polimer yang lebih larut air ataupun pelarut yang dapat larut dalam air tapi non-solvent untuk gelatin. Ini menghasilkan dehidrasi/desolvasi parsial dari molekul gelatin pada temperatur diatas titik pembentukan gel. Ini menghasilkan pemisahan dari cairan fase kaya gelatin yang berhubungan dengan cairan setara (rendah gelatin) yang dalam kondisi pemisahan optimum bisa hampir tanpa gelatin.



Koaservasi sederhana dapat dilakukan baik dengan mencampur dua dispersi koloid, satu memiliki afinitas tinggi terhadap air, atau dapat diinduksi dengan menambahkan senyawa hidrofilik yang kuat seperti alkohol atau sodium sulfat (Gohel et al, 1998: 115-122). Polimer larut air dipekatkan dalam air melalui aksi ketercampurannya dengan air, non-solvent untuk fase polimer (gelatin) yang muncul. Ethanol, aseton, dioksan, isopropanol, dan propanol telah digunakan untuk menyebabkan pemisahan dari koaservat gelatin, polivinil alkohol, dan metil selulosa. Pemisahan fase bisa dipengaruhi oleh penambahan elektrolit seperti garam inorganik pada larutan polimer seperti gelatin, polivinil alkohol atau karboksimetil selulosa.

Koaservasi sederhana yang khas menggunakan koloid gelatin adalah sebagai berikut: untuk 10 persen dispersi gelatin dalam air, bahan inti ditambahkan dengan pengadukan kontinyu dan pada temperatur 40°C. Selanjutnya 20 persen larutan sodium sulfat atau ethanol ditambahkan sebanyak 50 sampai 60 persen total volume akhir, dengan tujuan menginduksi koaservasi, sistem ini kemudian didinginkan sampai 50°C; kemudian diperlukan untuk menginsolubilisasi kapsul koaservat dengan penambahan agen pengeras seperti glutaraldehid dan mengatur pHnya. Mikrokapsul yang dihasilkan dicuci, dikeringkan dan dikumpulkan (Gunder et al, 1995: 203-214).

## 2) Koaservasi kompleks

Koaservasi kompleks dapat diinduksi dalam sistem yang memiliki dua koloid hidrofilik berlawanan muatan. Netralisasi dari keseluruhan muatan positif dari salah satu koloid oleh koloid lain yang bermuatan negatif digunakan untuk memberi pemisahan fase koaservat kompleks kaya polimer.

Sistem gelatin-gom arab (gom akasia) merupakan sistem koaservasi kompleks yang paling banyak dipelajari. Koaservasi kompleks memungkinkan hanya pada nilai

pH dibawah titik isoelektrik dari gelatin. Pada nilai pH ini gelatin menjadi bermuatan positif, tapi gom arab akan terus bermuatan negatif. Proses koaservasi kompleks menggunakan koloid gelatin dan gom arab sebagai berikut: Bahan inti diemulsikan atau disuspensikan dalam larutan gelatin atau gom arab. Larutan air dari gelatin dan gom arab masing-masing harus dibawah 3 persen b/v. Selanjutnya, larutan gelatin atau gom arab (yang mana saja yang tidak digunakan untuk mensuspensikan bahan inti) ditambahkan dalam sistem. Temperatur dari sistem harus lebih tinggi dari titik gel dari larutan gelatin (lebih besar dari 35°C). pH diatur menjadi 3.8-4.3 dan pengadukan terus dipertahankan sepanjang seluruh proses. Sistem didinginkan menjadi 50°C dan gel dinding kapsul koaservat diinsolubilisasi melalui penambahan glutaraldehyd atau agen pengeras lain atau mengatur pH. Mikrokapsul dicuci, dikeringkan dan dikumpulkan (Murtaza et al, 2009: 291-300).

### **c. Pemisahan fase air**

Istilah pemisahan fase air sering disebut mikroenkapsulasi “minyak dalam air”. Kedua proses enkapsulasi yang dijelaskan sebelumnya adalah contoh dari enkapsulasi “minyak dalam air” ini. Dalam proses ini bahan inti berupa minyak dan dia harus tak bercampur dengan fase kontinyu, yaitu air. Contoh komersial dari pemisahan fase air yakni mikroenkapsulasi dari perasa minyak seperti krim asam dengan dinding gelatin. Mikrokapsul ini kemudian akan didispersikan dalam campuran kue kering. Mekanisme pelepasan yaitu saat pengukusan kue, panas uap menyebabkan dinding kapsul membengkak kemudian pecah (Hausberger et al, 1995: 747-760).

#### **d. Pemisahan fase organik**

Istilah pemisahan fase organik terkadang lebih sederhana disebut mikroenkapsulasi “air dalam minyak”. Dalam hal ini inti polar didispersikan dalam medium kontinyu minyak atau non-polar. Bahan dinding kemudian dilarutkan dalam medium kontinyu. Sebuah teknik sederhana untuk enkapsulasi ini terdiri dari melarutkan etilselulosa dalam sikloheksan pada suhu 50°C dengan pengadukan kontinyu. Hanya satu fase yang muncul. Sikloheksan berminyak, fase kontinyu dan etilselulosa kemudian akan membentuk dinding koaservatif. Suhu dinaikkan sampai 70°C selama 20 sampai 30 menit. Bahan inti ditambahkan dan temperatur dinaikkan sampai 80°C selama periode waktu dan dipertahankan pada temperatur tersebut selama satu jam. Sistem kemudian didinginkan dengan cepat sampai 20-40°C. Setelah pendinginan, etilselulosa secara bertahap akan muncul sebagai fase koaservat terpisah yang kemudian dipadatkan bertahap pada saat suhu 20°C tercapai (tidak seperti sikloheksan panas, bahan tidak larut pada keadaan dingin). Kapsul dicuci, disaring, dan dikeringkan dengan udara (Higuchi, 1963: 1145-1149).


#### **e. Solidifikasi Emulsi**

Mikropartikel dapat diproduksi dari emulsi dua atau lebih cairan tak bercampur. Contohnya, larutan obat hidrofobik dan polimer dalam pelarut organik (fase minyak, fase terdispersi) diemulsikan dalam larutan yang mengandung agen pengemulsi (fase air, fase kontinyu) untuk memproduksi emulsi minyak dalam air (M/A). Obat yang mengandung polimer bisa dipadatkan saat pelarutnya dihilangkan. Tergantung pada kelarutan dari obat dalam air dan polimer enkapsulasinya, tipe emulsi bisa divariasikan dari emulsi air dalam minyak dalam air (M/A/M untuk enkapsulasi obat larut air dalam polimer tak larut air), air dalam minyak dalam

minyak (A/M/M untuk enkapsulasi obat larut air dalam polimer polimer tak larut air), atau air dalam minyak (A/M untuk enkapsulasi obat larut air dalam polimer larut air) sampai padat dalam minyak dalam air (P/M/A untuk enkapsulasi partikel obat larut air dalam polimer tak larut air). Bergantung pada metode pemadatan tetesan diskontinyu, metode emulsi bisa diklasifikasikan jadi penguapan pelarut, ekstraksi pelarut dan metode paut silang (Swarbrick, 2007: 2316-2317).

#### **f. Enkapsulasi polimer oleh ekspansi cepat dari cairan superkritis**

Cairan superkritis merupakan gas yang sangat padat yang memiliki beberapa sifat menguntungkan dari cairan dan gas. Cairan ini telah menarik banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir, yang paling banyak digunakan adalah superkritis CO<sub>2</sub>, alkana (C<sub>2</sub> sampai C<sub>4</sub>), dan nitro oksida (N<sub>2</sub>O). Mereka memiliki kelarutan hidrocarbon-like yang rendah untuk kebanyakan solut dan dapat bercampur dengan gas umum seperti hidrogen (H<sub>2</sub>) dan nitrogen. Perubahan kecil dalam temperatur atau tekanan menyebabkan perubahan besar dalam densitas cairan superkritis mendekati titik kritis, sifat yang meningkatkan penggunaannya dalam beberapa aplikasi industrial. CO<sub>2</sub> superkritis secara luas digunakan karena nilai temperatur kritis yang rendahnya, disamping sifat non-toksik, tidak flammable-nya; dia juga banyak tersedia, sangat murni dan hemat biaya. Dia telah ditemukan untuk enkapsulasi bahan aktif dengan polimer. Bahan inti berbeda seperti pestisida, pigmen, bahan farmasi, vitamin, perasa, dan pewarna dienkapsulasi menggunakan metode ini. Berbagai macam bahan pelindung yang larut (paraffin wax, akrilat, polietilen glikol) atau tidak larut (protein, polisakarida) dalam CO<sub>2</sub> superkritis digunakan untuk mengenkapsulasi senyawa inti (Ishida et al, 1983: 4561).




Gambar 4. Mikroenkapsulasi dengan ekspansi cepat dari cairan superkritis

#### g. Ekstrusi sentrifugal

Cairan dienkapsulasi menggunakan kepala ekstrusi yang berputar yang mengandung nozel konsentris. Pada proses ini arus dari cairan inti dikelilingi oleh selubung larutan polimer atau lelehannya. Saat arus bergerak melalui udara dia pecah, dikarenakan instabilitas rayleigh, menjadi tetesan inti, masing-masing akan dilapisi oleh larutan polimer. Sementara tetesan terbang, dinding cair akan dikeraskan atau pelarutnya diuapkan dari larutan polimer. Karena sebagian besar dari tetesan berada dalam  $\pm 10\%$  dari diameter rata-rata, mereka mendarat di sebuah cincin sempit di sekitar nosel semprot. Oleh karena itu, jika diperlukan, kapsul dapat mengeras setelah pembentukan dengan menangkap mereka dalam wadah pengeras berbentuk cincin. Proses ini sangat baik untuk membentuk partikel berdiameter 400-2.000  $\mu\text{m}$  (16-79 mils). Karena tetesan dibentuk dari pemecahan aliran cairan, proses ini hanya cocok untuk cairan atau lelehan. Tingkat produksi yang tinggi dapat dicapai, yaitu sampai 22,5 kg (50 lb) mikrokapsul bisa diproduksi per nozel per jam per kepala. Kepala yang memiliki 16 nozel tersedia (You, 2006: 35 41).

#### **h. Penyalutan panci**

Proses penyalutan panci, yang secara luas digunakan dalam industri farmasi, adalah salah satu prosedur industrial tertua untuk membentuk partikel atau tablet kecil dan tersalut. Partikel diaduk dalam panci atau perangkat lain sementara bahan penyalut diberikan perlahan-lahan. Biasanya, untuk menghilangkan pelarut penyalut, udara hangat dilewatkan melewati bahan tersalut saat penyalut diberikan dalam penyalutan panci. Dalam beberapa kasus penghilangan pelarut akhir dicapai menggunakan oven pengering (Swarbrick, 2005: 1325-1333)




Gambar 5. Representasi proses penyalutan panci

#### **i. Pengeringan semprot**

Pengeringan semprot berfungsi sebagai tehnik mikroenkapsulasi ketika bahan aktif terlarut atau tersuspensi dalam lelehan atau larutan polimer dan terperangkap dalam partikel yang dikeringkan. Kelebihan utamanya adalah kemampuan untuk menangani bahan labil karena waktu kontak yang pendek dalam pengering. Disamping itu, operasinya ekonomis. Dalam pengering semprot modern,

viskositas dari larutan yang akan disemprotkan bisa setinggi 300 m Pa.s (Khawla et al, 1996: 144-146). Dalam praktik, mikroenkapsulasi dengan pengeringan semprot dikonduksi dengan mendispersikan bahan inti dalam larutan penyalut, dimana senyawa penyalut larut dan bahan inti tidak larut, dan kemudian dengan atomisasi campuran kedalam aliran udara. Udara biasanya dipanaskan, dan memberi panas yang dibutuhkan untuk menghilangkan pelarut dari bahan penyalut, sehingga membentuk produk mikroenkapsulasi (Khawla et al, 1996: 572-575).



Gambar 6. Proses spray drying

## **2. Metode Kimia**

### **a. Penguapan pelarut**

Teknik ini telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan termasuk the NCR Company, Gavaert Photo Production NV, dan Fuji Photo Film Co., Ltd. untuk memproduksi mikrokapsul. Prosesnya dilakukan dalam cairan pembawa manufaktur. Pelapis mikrokapsul dilarutkan dalam pelarut volatil, yang tidak bercampur dengan fase cairan pembawa. Bahan inti yang akan dimikroenkapsulasi dilarutkan atau didispersikan dalam larutan polimer pelapis. Dengan pengadukan, campuran bahan penyalut dan inti didispersikan dalam fase cairan pembawa untuk mendapatkan ukuran mikrokapsul yang tepat. Campuran kemudian dipanaskan (jika diperlukan) untuk menguapkan pelarut dari polimer. Dalam kasus dimana bahan inti terdispersi dalam larutan polimer, polimer akan menyusut di sekitar inti. Dalam kasus dimana bahan inti larut dalam larutan polimer, mikrokapsul tipe matriks terbentuk. Setelah semua pelarut dari polimer menguap, temperatur cairan pembawa dikurangi sampai suhu kamar) dengan pengadukan kontinyu. Pada tahap ini, mikrokapsul dapat digunakan dalam bentuk suspensi, disalut pada substrat atau diisolasi dalam bentuk serbuk.

Teknik penguapan pelarut untuk memproduksi mikrokapsul berlaku untuk berbagai macam bahan inti cair atau padat. Bahan inti bisa larut air atau tidak larut air. Berbagai polimer pembentuk film bisa digunakan sebagai pelapis (Lopez et al, 1998: 143-152). Contoh: Evaluasi ester sukrosa sebagai surfaktan alternatif dalam mikroenkapsulasi protein dengan metode penguapan pelarut (Li et al, 1998: 353-376).



## **b. Polimerisasi**

Dalam teknik ini cangkang kapsul akan terbentuk pada permukaan tetesan atau partikel melalui polimerisasi monomer reaktif. Senyawa yang digunakan berupa monomer multifungsi. Monomer yang umumnya digunakan termasuk isosianat multifungsi dan asam klorida multifungsi. Dia akan digunakan baik secara individual atau dalam kombinasi. Monomer multifungsi dilarutkan dalam bahan inti cair dan dia akan terdispersi dalam fase air yang mengandung zat pendispersi. Sebuah amina multifungsi koreaktan akan ditambahkan ke campuran. Hal ini menyebabkan polimerisasi cepat di permukaan dan pembuatan cangkang kapsul akan berlangsung. Sebuah cangkang urea poli akan terbentuk ketika isosianat bereaksi dengan amina, cangkang polinilon atau poliamida akan terbentuk ketika asam klorida bereaksi dengan amina. Ketika isosianat bereaksi dengan hidroksil yang mengandung monomer menghasilkan cangkang poliuretan. Seperti polimerisasi antarmuka, pembentukan cangkang kapsul terjadi karena monomer polimerisasi ditambahkan ke reaktor enkapsulasi. Dalam proses ini tidak ada agen reaktif ditambahkan ke bahan inti, polimerisasi terjadi secara eksklusif dalam fasa kontinyu dan pada sisi fasa kontinyu dari permukaan dibentuk oleh bahan inti tersebar dan fase kontinyu. Awalnya prapolimer berberat molekul rendah akan terbentuk, seiring waktu prapolimer bertambah ukurannya, dia terdeposisi pada permukaan bahan inti yang terdispersi di sana dengan menghasilkan cangkang kapsul padat. Contoh: enkapsulasi berbagai cairan tak bercampur air dengan cangkang yang dibentuk oleh reaksi pada pH asam dari urea dengan formaldehida dalam media air (Lu, 1995: 13-19).

### **c. Polimerisasi antarmuka**

Dalam polimerisasi antarmuka, dua reaktan dalam polikondensasi bertemu pada antarmuka dan bereaksi dengan cepat. Dasar dari metode ini adalah reaksi Schotten Baumann klasik antara asam klorida dan senyawa yang mengandung hidrogen aktif, seperti amina atau alkohol, poliester, poliurea, poliuretan. Pada kondisi yang tepat, dinding fleksibel tipis terbentuk cepat pada antarmuka. Larutan dari pestisida dan klorida asam bervalensi dua diemulsikan dalam air dan larutan air yang mengandung amina dan isosianat polifungsi ditambahkan. Basa diberikan untuk menetralisasi asam yang terbentuk selama reaksi. Dinding polimer terkondensasi akan terbentuk seketika pada antarmuka tetesan emulsi (Nagai et al, 1980).

### **d. Polimerisasi in-situ**

Pada beberapa proses mikroenkapsulasi, polimerisasi langsung dari monomer tunggal dilakukan pada permukaan partikel. Dalam satu proses, serat selulosa misalnya dienkapsulasi dalam polietilen sementara dibenamkan dalam toluena kering. Tingkat deposisi umum sekitar  $0,5 \mu\text{m}/\text{min}$ . Ketebalan penyalutan berkisar  $.2\text{-}75\mu\text{m}$ . Salut seragam, bahkan setelah proyeksi tajam (Sachan, 2005: 1-3).

### **e. Polimer matriks**


Dalam sejumlah proses, bahan inti tertanam dalam matriks polimer saat pembentukan partikel. Metode sederhana dari tipe ini adalah pengeringan semprot, dimana partikel dibentuk dengan penguapan pelarut dari bahan matriks. Namun, pemadatan dari matriks juga bisa disebabkan oleh perubahan kimia. Menggunakan fenomena ini, Chang membuat mikrokapsul yang mengandung larutan protein dengan memasukkan protein dalam fase cairan diamin. Chang telah menunjukkan selektivitas permeasi, dengan kemampuan mereka untuk mengkonversi urea darah menjadi

amonia, enzim yang tersisa dalam mikrokapsul ketika dimasukkan dalam sistem shunt extracorporeal. Banyak kelompok yang yang memanfaatkan tehnik polimerisasi untuk mencapai mikroenkapsulasi (Nack, 1970: 85-98).

#### D. Gelatin

Gelatin adalah protein yang diperoleh dari jaringan kolagen hewan yang terdapat pada kulit, tulang dan jaringan ikat. Kandungan gelatin sekitar 85 – 92 % protein, sisanya berupa garam mineral dan air.

Susunan asam amino gelatin hampir mirip dengan asam amino kolagen, yang mana glisin merupakan asam amino utama dan berkontribusi sebesar 2/3 dari seluruh asam amino yang menyusunnya, sementara itu 1/3 asam amino yang tersisa diisi oleh prolin dan hidroksiprolin. Gelatin merupakan protein serat dengan berat molekul sekitar 75 kDa. Gelatin A merupakan suatu hidrolisis asam dari kolagen sedangkan gelatin B merupakan hasil perlakuan basa dari kolagen. Gelatin membentuk gel termal reversibel dengan air, pada suhu sekitar 35o C , tergantung pada pH larutan ( Van Der Walle, 2011). Struktur gelatin dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar 7. Struktur Kimia Gelatin (Chaplin, 2006)


Gelatin sebagai protein biodegradable dapat di denaturasi melalui proses asam basa dari kolagen. Pengolahan ini dipengaruhi sifat elektrik dari kolagen, menghasilkan gelatin dengan titik isoelektrik yang berbeda. Secara fisika dan kimia, gelatin berwarna kuning cerah atau transparan, berbentuk serpihan atau tepung, berbau dan mempunyai rasa, larut dalam air panas, gliserol dan asam asetat, serta tidak larut dalam pelarut organik. Gelatin dapat mengembang dan menyerap air 5-10 kali bobot asalnya. Gelatin bersifat lentur/elastis, biokompatibel, bioabsorptivitas tinggi, dan dapat dibentuk menjadi film dan pelapis yang memiliki sifat mekanik yang cukup baik, berwarna kuning sampai putih transparan dan hampir tidak ada rasanya serta hampir tidak berbau, berbentuk serpihan atau serbuk, mudah larut dalam air panas gliserol dan asam asetat dan tidak mudah larut dalam pelarut organik. Kandungan protein gelatin sekitar 85 – 92%, sisanya berupa garam mineral dan air (Viro, 1992).

Sifat fisik gelatin yang menentukan mutunya adalah kemampuannya untuk membentuk gel atau kekuatan gel. Kekuatan gel dipengaruhi oleh pH, adanya komponen elektrolit dan non elektrolit serta bahan tambahan lainnya. Gelatin merupakan makro molekul protein yang memiliki sifat fungsional yang telah dimanfaatkan secara luas di bidang farmasi, pangan, dan non pangan. Dalam industri pangan, gelatin digunakan sebagai pembentuk gel, penstabil, pengemulsi, pengental, pembentuk busa, pembentuk kristal, pelapis, perekat, pengikat air, dan penjernih. (Ward and Courts, 1977).

### ***E. Alginat***

Alginat merupakan polimer yang membentuk koloid hidrofilik yang diekstraksi dengan garam alkali dari bermacam – macam jenis alga laut coklat (Phaeophyceae). Rumus molekul natrium alginat adalah  $(C_6H_7O_6Na)_n$  (Istiyani,

2008). Adapun struktur kimia alginat ditunjukkan pada Gambar 6. Alginat memiliki kemampuan matriks gel disekitar sel bakteri, tidak memiliki efek racun bagi tubuh, murah, mudah digunakan, mudah larut dalam pencernaan dan melepaskan sel (Mortazivian et al., 2007).




Gambar 8. Struktur Kimia Alginat (Istiyani, 2008)

Larutan alginat akan bereaksi dengan kation-kation divalen dan trivalen untuk membentuk gel. Gel akan terbentuk pada suhu kamar dan gel tersebut akan mencair bila dipanaskan. Gel-gel ini dapat diaplikasikan pada bermacam-macam industri, khususnya kalsium (Ca) yang digunakan sebagai ion divalen. Larutan asam alginat dapat membentuk gel yang bersifat lebih lunak daripada gel kalsium alginat. Gel dari asam alginat dapat mencair dalam mulut sehingga dapat diaplikasikan dalam industri makanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sifat-sifat larutan alginat adalah suhu, konsentrasi, dan ukuran polimer (McNelly dan Pettit, 1973 dalam Syafarini, 2009).

## F. Glutaraldehyda

Glutaraldehyda merupakan senyawa dwifungsi yang umumnya digunakan untuk modifikasi protein dan polimer. Nama lain Dari glutaraldehyd adalah glutardialdehyd, 1,3-diformilpropan, glutaral, 1,5-pentanedial, 1,5-pentanedion, asepe, cidex, jotacide, sonacide. Glutaraldehyd memiliki daya aksi yang lebih efektif dibandingkan formaldehyda, sehingga lebih banyak dipilih dalam berbagai bidang dan tidak bersifat karsinogenik. Dalam berbagai penelitian, senyawa pengikat silang seperti glutaraldehyd digunakan untuk mengatur ikatan antar molekul kovalen antara rantai polimer agar menjadi polimer yang lebih kaku.

Sifat fisik kimia glutaraldehyd ialah tidak berwarna, berminyak, berbentuk cair dengan bau menyengat, sangat reaktif, tidak dapat terbakar. Glutaraldehyd yang paling sering digunakan dalam bentuk yang diencerkan dengan konsentrasi berkisar antara 0,1% sampai 50% dalam air. Struktur glutaraldehyda dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 9. Struktur Glutaraldehyd

Glutaraldehyd bersifat sedikit asam, dan dalam larutan basa (pH= 7,5-8,5) berperan sebagai antimikroba yang efektif dan umumnya digunakan untuk sterilisasi alat-alat kesehatan, alat bedah dan lainnya. Glutaraldehyd berfungsi sebagai agen pengikat silang berdasarkan pembentukan basa Schiff, glutaraldehyda akan bereaksi

dengan protein dimana gugus aldehid membentuk ikatan silang dengan asam amino dari gelatin sehingga membentuk dinding mikrokapsul yang kuat.

Reaksi glutaraldehid dengan protein seperti kolagen, kasein, polyisin membentuk ikat silang kovalen dan memiliki stabilitas hidrotermal yang baik dan stabil dalam suasana asam maupun basa (Friedman,1976).

### ***G. Tanaman Obat dalam Pandangan Islam***

Kehidupan manusia yang begitu kompleks akan terasa mudah and ringan bila umat manusia berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Peradaban Islam dikenal sebagai perintis dalam bidang farmasi. Para ilmuwan Muslim pada kejayaan Islam sudah berhasil menguasai riset ilmiah mengenai komposisi, dosis, penggunaan, dan efek dari obat-obat sederhana dan campuran. Selain menguasai bidang farmasi, masyarakat muslim pun tercatat sebagai peradaban pertama yang memiliki apotek atau toko obat (Masood, 2009; 7).

Obat setiap penyakit itu diketahui oleh orang yang ahli di bidang pengobatan, dan tidak diketahui oleh orang yang bukan ahlinya. Oleh karena itu Allah Swt menghendaki agar pengobatan itu dipelajari oleh ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga akan mendorong kesembuhan.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾

*Terjemahnya:*

*“Dan apabila aku tertimpa sakit, maka Dialah yang menyembuhkan diriku.”*  
(Q.S. Asy Syu’ara / 26: 80).

Ayat tersebut menjelaskan kepada manusia untuk terus berusaha meski Allah Swt yang menentukan hasilnya. Seperti di dalam dunia kesehatan, jika suatu penyakit menyerang dianjurkan untuk mencari pengobatan apakah itu menggunakan obat

tradisional maupun obat sintetik karena berobat adalah salah satu bentuk usaha untuk mencapai kesembuhan.

Dewasa ini beragam cara yang digunakan masyarakat untuk berobat, dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan karena selain murah juga efek samping yang ditimbulkan juga sangat jarang. Oleh karena itu, para peneliti mulai bermunculan untuk melakukan penelitian pada tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat obat. Apalagi mengingat negara Indonesia kaya akan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat obat.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan maupun kecantikan. Dunia kedokteran juga banyak mengkaji obat tradisional dan hasil-hasilnya yang mendukung bahwa tumbuhan obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi berbagai macam pasangan (tetumbuhan) yang baik?” (Q.S. Asy-Syu’ara / 26: 7).

Lebih lanjut disebutkan pula dalam al-Qur’an, yaitu:



وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا  
 مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ  
 وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا  
 إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami Tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami Keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al An’am / 6: 99).

Dari kedua ayat tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa Allah Swt memberi sebuah legalitas dan bersifat perintah pada manusia untuk memperhatikan bumi, yang dapat diartikan sebagai upaya untuk senantiasa mengkaji, meneliti, hingga menemukan setiap kegunaan dari tumbuhan yang ada. Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan.

Konsep pengobatan Islam adalah menggunakan obat yang halal dan baik. Ada hal yang penting dari apa yang disampaikan Rasulullah Saw, bahwa tidak mungkin obat-obat yang digunakan seseorang adalah sesuatu yang haram, karena pastinya

ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah juga menurunkan obatnya, namun karena Allah Maha Suci (Al-Quddus), tidaklah mungkin Allah akan menurunkan penawarnya dari benda yang haram.

Hal ini patut menjadi perhatian, karena perihal halal haram menjadi suatu hal yang sangat penting dalam Islam yang bisa membuat amalan seseorang tidak diterima oleh Allah Swt karena permasalahan obat yang diminum. Selain itu, suatu obat selain halal juga baik, antara lain tidak membawa mudharat yang akan mencacatkan tubuh atau berbau takhayul, bid'ah, dan khurafat.

Dalam pengobatan Islam, dianjurkan untuk tidak melakukan pengobatan yang membawa kemudharatan dan menimbulkan masalah baru seperti merusak tubuh. Terlebih bila pengobatan tersebut bisa mengakibatkan pelakunya jatuh dalam jurang kekafiran. Oleh karena itu, di kitab Thibbun Nabawi diajurkan semampu mungkin umat manusia menjaga tubuh kesehatan secara jasadi dan rohani dengan tetap berpegang teguh pada tuntunan syariat Islam dan landasan normatif (Zaidul Akbar, 2011).

Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat penyakit dan merupakan anugerah Allah Swt, karena Allah Swt tidak memberi penyakit tanpa disertai dengan obat (penyembuhnya). Inilah yang harus manusia pelajari dan manfaatkan, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نَتَّخِطُّ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمَ نُمْكِنَ لَهُمْ  
 حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ  
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Dan mereka berkata, ‘Jika kami mengikuti petunjuk bersama engkau, niscaya kami akan diusir dari negeri kami.’ (Allah berfirman) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rezeki (bagimu) dari sisi Kami, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Qashash / 28: 57).

Ayat tersebut mengisyaratkan agar manusia mencari dan mempelajari berbagai tumbuhan yang menjadi rezeki yaitu yang memberikan manfaat bagi kehidupan. Tumbuhan menjadi rezeki bagi makhluk hidup karena merupakan bahan pangan, bahan sandang, papan dan bahan obat-obatan. Begitu banyak manfaat tumbuh-tumbuhan bagi makhluk hidup lain, sedangkan tumbuhan adalah makhluk yang tidak pernah mengharapkan balasan dari makhluk lain (Savitri, 2008: 5).

Islam mengenalkan beberapa cara pengobatan dalam menyembuhkan penyakit. Diantaranya, penyembuhan dengan air, bekam, do’a, dan obat-obat tradisional. Manusia dapat hidup tanpa obat-obatan. Akan tetapi, tidak seorang pun yang bisa hidup tanpa air, karena lebih dari setengah (57%) tubuh manusia berupa air. Apabila semua orang dapat menggunakan air dengan sebaik-baiknya, maka jumlah penyakit dan kematian dapat dihindari. Salah satu penyakit yang bisa diobati dengan

air yaitu luka bakar, dengan cara merendam luka bakar dalam air dingin (Yazid, 2011).

Di samping itu, bahan-bahan tradisional juga bisa digunakan sebagai obat karena memang sudah turun-temurun digunakan oleh masyarakat dan biasa dimanfaatkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya kunyit, temulawak, daun sirih, kayu manis, cengkeh, buah mengkudu dan lain sebagainya. Bahan-bahan seperti ini mudah ditanam sebagai tanaman obat keluarga yang memang dipersiapkan untuk anggota keluarga.

Semua yang diciptakan Allah Swt memiliki manfaat, termasuk tumbuh-tumbuhan. Untuk pemanfaatan tumbuhan tersebut, diperlukan ilmu dan pengalaman (teoritis dan empiris) dengan penelitian dan eksperimen. Salah satunya dalam pemanfaatannya sebagai obat.

Bila ditilik kembali tentang hukum mempelajari ilmu pengobatan tradisional bahwa para ahli pengobatan tradisional dari masa ke masa telah bereksperimen terhadap obat-obatan. Mereka merujuk dari berbagai buku medis yang disusun para pakar pengobatan. Ini termasuk satu cabang ilmu di antara berbagai ilmu lainnya. Sekelompok orang ada yang menjadi tenaga ahli dalam pengobatan semenjak masa kenabian, juga sebelum itu dan sesudahnya.

Mereka mengetahui sediaan obat dan penggunaannya. Diiringi keyakinan bahwa obat hanya penyebab perantara kesembuhan saja, sebab Allah-lah yang menjadikan semua itu. Karena itu, mempelajari ilmu pengobatan tradisional dan berobat dengannya hukumnya mubah (Ar-Rumaikhon, 2008: 99).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmaseutika Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan eksperimen kuantitatif.

#### ***C. Sampel***

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

##### **1. Ekstraksi Minyak Jintan Hitam**

Sebanyak 1000 g jintan Hitam diekstraksi menggunakan metode Maserasi dengan merendam jintan hitam dalam Heksan selama 3 hari kemudian pelarut diuapkan dengan rotary evaporator.

## 2. Pembuatan Mikrokapsul Ekstrak Jintan Hitam

Sebanyak 140 ml larutan gelatin 2% disiapkan dalam beker gelas. Larutan kemudian distirrer dengan stirer mekanik dibawah pengadukan yang tinggi pada suhu  $\pm 60^{\circ}\text{C}$ . Ekstrak jintan hitam 1-7 g kemudian ditambahkan kedalam larutan. Setelah penambahan ekstrak, sebanyak 40 ml larutan sodium alginat 2% ditambahkan tetes demi tetes untuk mencapai pemisahan sempurna. Pengadukan kemudian diteruskan selama 15 menit pada suhu  $60^{\circ}\text{C}$ . Setelah pemisahan tercapai, pH kemudian diturunkan sampai 3.75 dengan menambahkan 2,5% (v/v) asam asetat glasial tetes demi tetes. Suhu dari campuran kemudian diturunkan sampai  $5-10^{\circ}\text{C}$  untuk mengerasakan mikrokapsul. Mikrokapsul yang terbentuk kemudian dipaut silang dengan penambahan 1,25 mmol glutaraldehid secara perlahan. Suhu kemudian dinaikkan sampai  $45^{\circ}\text{C}$  dan pengadukan dilanjutkan selama 3-4 jam. Larutan kemudian didinginkan sampai suhu kamar perlahan-lahan sambil diaduk. Mikrokapsul kemudian disaring dan dicuci dengan air. Mikrokapsul selanjutnya dicuci dengan n-hexan dan dikering bekukan, lalu di simpan dalam ampul di tempat yang sejuk.

**Tabel 4.** Master formula mikrokapsul ekstrak jintan hitam

Bahan	Formula		
	A	B	C
Gelatin	2,8 g	2,8 g	2,8 g
Sodium Alginat	0,8 g	0,8 g	0,8 g
Ekstrak Jintan Hitam	1 g	3 g	7 g
Glutaraldehid	1,25 mmol	1,25 mmol	1,25 mmol

### **3. Penentuan Efisiensi Enkapsulasi**

#### **a. Pembuatan Larutan Baku Ekstrak Jintan Hitam**

Ditimbang seksama 200,0 mg ekstrak jintan, dimasukkan ke dalam labu ukur 100,0 mL dan dilarutkan dengan campuran kloroform-etanol (rasio 1:1) hingga batas tanda disertai pengadukan, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 2 mg/mL.

#### **b. Pembuatan Kurva Baku Ekstrak Jintan Hitam**

Dipipet larutan baku (2 mg/mL) sebanyak 1,0 mL; 2,0 mL; 3,0 mL; 4,0 mL; 5,0 mL, masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL lalu dicukupkan volumenya dengan kloroform-etanol (1:1) sampai batas tanda. Larutan yang diperoleh dihomogenkan. Diperoleh larutan dengan konsentrasi 0,2 mg/mL, 0,4 mg/mL, 0,6 mg/mL, 0,8 mg/mL, dan 1,0 mg/mL dari larutan baku. Kemudian diukur serapannya secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh dan sebagai blanko digunakan kloroform-etanol 1:1.

#### **c. Penetapan Kadar ekstrak Dalam Mikrokapsul**

Ditimbang secara seksama 20,0 mg mikrokapsul, disuspensikan dalam 10,0 mL kloroform-etanol (1:1) serta disentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm untuk melarutkan ekstrak yang ada dalam formula lalu disaring. Ditentukan kadarnya secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh dari percobaan sebelumnya. Dibuat pula larutan blanko dengan menggunakan kloroform etanol 1:1. Efisiensi enkapsulasi obat ditentukan berdasarkan rumus :

$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = (w_1 / w_2) \times 100\%$$

Ket:

$W_1$  = jumlah ekstrak yang terdapat dalam mikrokapsul

$W_2$  = jumlah ekstrak yang digunakan dalam mikrokapsul

#### **4. Penentuan Ukuran Partikel dan Bobot Mikrokapsul**

Mikrokapsul yang dihasilkan di timbang untuk menentukan bobot masing-masing formula. Mikrokapsul ditimbang menggunakan neraca analitik yang sudah dikalibrasi.

Untuk penentuan ukuran partikel mikrokapsul di taburi di kaca preparat dan ditetesi aquadest dan diamati bentuknya pada perbesaran 100x. Untuk pengukurannya menggunakan lensa mikrometer.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang, antara lain

Alat yang digunakan antara lain adalah, Alat-alat gelas (pyrex<sup>®</sup>), Stirer Mekanik (Heidolph<sup>®</sup>), Penangas, Pengering beku, Kertas saring (GE Healthcare<sup>®</sup>), Ampul, Toples, Rotary Evaporator, Timbangan analitik (Kern ALJ 220-4 NM<sup>®</sup>), oven, kuvet, dan Spektrofotometer UV-Vis (Genesys 10S UV-Vis<sup>®</sup>).

Bahan-bahan yang digunakan berupa Air suling, Gelatin, Jintan Hitam (*Nigella sativa L.*), Sodium Alginat, Asam Asetat glasial, Glutaraldehyd, Heksan, Kloroform, dan Etanol.

#### **F. Validasi dan Reliabilitas Instrumen**

Alat ukur yang digunakan untuk pengujian total fenol adalah Spektrofotometer UV-VIS. Validasi dijaga dengan cara menggunakan instrumen yang terkalibrasi. Reliabilitas dijaga dengan melakukan pengulangan hingga tiga kali pengukuran untuk konsentrasi yang sama.




## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Pengamatan

##### 1. Kurva Baku Jintan Hitam

Pembuatan kurva baku Jintan hitam dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 288 nm. Kurva baku jintan hitam menunjukkan hubungan linear antara absorbansi (y) dan konsentrasi jintan hitam (x) dalam pelarut. Persamaan regresi linear kurva baku memberikan  $R^2 = 0,9923$  dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 10. Kurva baku ekstrak jintan hitam

## 2. Penyalutan Ekstrak dalam Mikrokapsul

**Tabel 2.** Hasil Penyalutan ekstrak dalam Mikropartikel

Formula	Ekstrak Jintan (g)	Gelatin (g)	Natrium Alginat (g)	Glutaraldehyd	Efisiensi Enkapsulasi (%)	Bobot Hasil (g)
F 1	1	2,8	0,8	1,25 mmol	71,2	2,18
F 2	3	2,8	0,8	1,25 mmol	63,23	4,32
F 3	7	2,8	0,8	1,25 mmol	48,81	6,24

## 3. Karakteristik Mikrokapsul

Mikropartikel yang dihasilkan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda tiap formula. Bentuk dan ukuran mikropartikel dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.** Bentuk dan Ukuran Mikropartikel

Formula	Bentuk	Ukuran ( $\mu\text{m}$ )
F 1	Sferis	3 – 13
F 2	Non Sferis	3 – 20
F 3	Sferis	4 – 38

## B. Pembahasan

Mikroenkapsulasi merupakan teknik dimana tetesan cairan, partikel padat, atau gelembung gas dari material inti disalut dengan film tipis dari bahan pelindung (Jackson. 1991: 289). Film atau dinding penyalut melindungi inti dari degradasi, mengurangi penguapan dari senyawa volatil, dan melepas inti dibawah kondisi yang diinginkan (Kibry, 1991: 74).

Formulasi mikrokapsul dalam penelitian ini menggunakan ekstrak jintan hitam sebagai intinya. Biji jintan hitam digunakan dalam pengobatan tradisional di negara-negara timur tengah dan beberapa negara Asia sebagai promotif kesehatan dan pengobatan penyakit. Penggunaan biji jintan hitam pada pengobatan tradisional mendorong beberapa peneliti mengisolasi komponen aktifnya dan melakukan studi in vitro dan in vivo pada hewan dan manusia untuk mengetahui aksi farmakologinya. Hal ini meliputi stimulasi imun, anti histamin, anti inflamasi, anti kanker, analgesik, anti mikroba, anti parasit, anti oksidan, efek hipoglikemi dan sebagainya (Randhawa et al. 2002: 2).

Minyak biji jintan hitam mempunyai beberapa kelemahan, antara lain mudah teroksidasi, mudah menguap, tidak mudah terdispersi dalam bahan-bahan kering. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mikroenkapsulasi. Tidak mudah untuk menangani minyak dalam bentuk cairan, oleh karena itu, perubahan bentuk cairan minyak menjadi serbuk akan lebih mudah ditangani dan juga akan mengurangi penguapan selain meningkatkan stabilitas. (Sugindro et al. 2008: 58)..

Metode yang digunakan pada formulasi mikroenkapsulasi ini menggunakan metode koaservasi kompleks, dimana koaservasi kompleks secara umum digunakan untuk mengenkapsulasi substansi hidrofobik dan didasarkan atas interaksi dari polimer berbeda dengan muatan berlawanan. Interaksi ini membentuk kompleks tak terlarut dan menghasilkan fase pemisahan. Deposisi dari kompleks tersebut disekitar inti hidrofobik menciptakan pelindung, sehingga terjadi enkapsulasi (Schmitt et al., 1998).

Mikrokapsul terbentuk karena adanya pembentukan kompleks antara koloid kationik dan anionik. Gelatin yang merupakan protein amfoterik akan bermuatan positif jika berada pada titik isoelektriknya, dan akan membentuk kompleks dengan sodium alginat yang akan bermuatan negatif pada pH rendah. Pembentukan kompleks ini kemudian diperkuat dengan penaut silang glutaraldehid yang membentuk jembatan antar protein sehingga menghasilkan mikrokapsul yang rapat dan mampu menahan retensi dari mikrokapsul. Konsentrasi dari ekstrak jintan hitam yang digunakan bervariasi untuk masing-masing formula 1, 2, dan 3 berturut-turut 1 g, 3 g, dan 7g. Perbedaan konsentrasi ini digunakan untuk mengkaji efisiensi enkapsulasi obat dari mikrokapsul. Dimana konsentrasi dari inti dapat mempengaruhi keseragaman bentuk dan ukuran mikrokapsul yang dihasilkan.

Mikropartikel diperoleh dari hasil penyaringan dan dicuci berulang dengan sejumlah n-heksan untuk menghilangkan ekstrak yang terdapat di permukaan mikropartikel sehingga tidak mempengaruhi hasil efisiensi serta dapat dikeringkan hingga diperoleh serbuk mikropartikel.

Pengeringan mikrokapsul menggunakan *freeze dryer* dimana prinsipnya dimulai dari proses pembekuan dan dilanjutkan dengan proses pengeringan yaitu mengeluarkan atau memisahkan hampir sebagian besar air dalam bahan yang terjadi melalui mekanisme sublimasi yaitu perubahan fase dari padat (es) ke uap (Purwiyatno, 2013: 53).

Berdasarkan pembuatan kurva baku ekstrak jintan hitam dalam pelarut kloroform-etanol memberikan persamaan kurva baku  $y = 0,4779x - 0,0047$  dengan  $R^2 = 0,9923$  yang menunjukkan adanya hubungan linear antara nilai absorbansi terhadap konsentrasi zat terlarut yang dianalisis. Hubungan linear yang baik memiliki nilai

koefisien korelasi  $r$  pada analisis regresi linear  $y = bx + a$ , dimana hubungan linear yang ideal dicapai jika nilai  $b = 0$  dan  $r$  mendekati nilai 1 (Suriansyah, 2012: 3).

Hasil mikropartikel yang diperoleh dari formula 1, 2 dan 3 berturut-turut adalah 2,18 g, 4,32 g dan 6,24 g. Perbedaan hasil ini disebabkan karena perbedaan konsentrasi ekstrak jintan hitam yang digunakan.

Analisis serbuk mikropartikel menggunakan mikroskop berfungsi untuk mengidentifikasi bentuk serta ukuran mikrokapsul jintan hitam yang telah terbentuk. Berdasarkan analisis gambar yang dihasilkan melalui pengamatan dengan menggunakan mikroskop perbesaran 100 kali didapatkan bentuk yang sferis dan non sferis dengan ukuran yang berbeda-beda. Pada formula 1 diperoleh bentuk yang sferis dengan ukuran  $3 \mu\text{m} - 13 \mu\text{m}$ . Pada formula 2 diperoleh bentuk yang non sferis dengan ukuran  $3 \mu\text{m} - 20 \mu\text{m}$ , sedangkan pada formula 3 diperoleh bentuk yang sferis dengan ukuran  $4 \mu\text{m} - 38 \mu\text{m}$ . Dapat dilihat bahwa semakin tinggi konsentrasi inti mikrokapsul yang digunakan maka semakin besar ukuran partikel mikrokapsul yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan maka partikel-partikel yang terbentuk dari dekomposisi polimer pada permukaan globul ekstrak sangat banyak dan padat, sehingga bergerombol membentuk agregat menjadi partikel berukuran lebih besar sehingga sulit terpecah menjadi partikel yang lebih kecil. Sedangkan pada formula 2 diperoleh bentuk yang non sferis disebabkan karena ekstrak yang tidak masuk ke dalam matriks melainkan menempel di permukaan mikrokapsul sehingga tidak terbentuk penyalutan dengan bentuk sferis.

Efisiensi enkapsulasi ekstrak jintan hitam dilakukan dengan mengukur berapa banyak ekstrak yang tersalut di dalam mikropartikel. Kadar ekstrak yang

tersalut dapat diketahui berdasarkan nilai absorban yang terukur pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 286 nm.

Dari hasil pengukuran dan perhitungan didapatkan nilai efisiensi enkapsulasi dari formula 1, 2, dan 3 berturut-turut 71,2%, 63,23%, dan 48,81%. Hasil pengukuran kadar ekstrak jintan hitam yang terenkapsulasi menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi ekstrak akan menurunkan efisiensi enkapsulasi ekstrak jintan hitam. Hal ini disebabkan karena peningkatan konsentrasi ekstrak jintan hitam penyalut tidak mampu lagi melindungi inti dan mempertahankan retensi dari ekstrak jintan sehingga mengakibatkan inti keluar dari mikrokapsul. Hal ini mengakibatkan penurunan efisiensi enkapsulasi..

Dari ketiga formula yang memiliki nilai efisiensi enkapsulasi terbaik yaitu formula 1 dengan konsentrasi ekstrak jintan 1 g dengan karakteristik mikropartikel paling baik yaitu bentuk yang sferis dengan ukuran partikel terkecil 3  $\mu\text{m}$  dan terbesar 13  $\mu\text{m}$ . Dimana dijelaskan bahwa mikropartikel adalah partikel padat yang berbentuk sferis berukuran 1-1000  $\mu\text{m}$  (Nurhariadi, 2010: 1).

Dalam sistem penghantaran obat yang menggunakan partikel sebagai penghantar seperti mikropartikel, kemampuan menyalut obat yang tinggi dengan ukuran partikel yang kecil dan bentuk sferis yang seragam adalah lebih baik. Hal ini akan memudahkan pemberian obat melalui rute tertentu seperti pemberian secara intravena, intranasal, dan sebagainya (Jamaluddin, 2012: 50).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Metode koaservasi kompleks dapat digunakan untuk menghasilkan mikrokapsul.
2. Perbandingan volume ekstrak jintan hitam (*Nigella sativa* L.) pada formula 1 menunjukkan karakteristik mikrokapsul yang paling baik dengan efisiensi sebesar 71,2 % dan bobot 2,18 g serta bentuk yang sferis dengan ukuran 3-13  $\mu\text{m}$ .
3. Islam menganjurkan untuk melakukan pengobatan berdasarkan konsep ilmu pengetahuan yang telah teruji dengan menggunakan bahan dan cara yang baik dan halal.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Perlu dilakukan penelitian dengan variasi konsentrasi penyalut gelatin sehingga didapatkan hasil yang lebih maksimal.
2. Perlu dilakukan pengujian pelepasan pada mikrokapsul secara in vitro.

## KEPUSTAKAAN


- Alagusundaram, M, Chetty MS, Umashankari C. 2009. *Microspheres as a Novel drug Delivery System – A Review*. India. Int J Chem. Tech.
- Akbar, Zaidul. 2011. *Konsep Pengobatan Islam*. (<http://google.co.id/konsep-pengobatan-islam.html>). Diakses 2 September 2013 pukul 02.34 WITA.
- Banker, G. S., Rhodes C. T. 2002. *Modern Pharmaceutics*. India. In Parma Publication.
- Agnihotri, Nitika, Ravinesh Mishra, Chirag Goda, Manu Arora. 2012. *Microencapsulation – A Novel Approach in Drug Delivery: A Review*. Indo Global J. of Pharm Sci.
- Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman. 2008. *Fiqih Pengobatan Islami*. Solo: Darul Wathon lin Nasyr.
- Blanco, MD., and Alonso MJ. 1997. *Development and Characterization of Protein-Loaded Poly (Lactideco-Glycolide) Nanospheres*. Eur J Pharm Biopharm.
- Benita, S., Donbrow M. 1982. *Controlled Drug Delivery Through Microencapsulation*. J. Pharm Sci.
- Chein, YW., and Novir M. 1996. *Mucosal Adhesive Device for Long Acting Delivery of Pharmaceutical Combinations in Oral cavity*. US patent NO.5578315.
- . Chien, YW., Corbo DC. 1991. *Mucosal Delivery Of Progestational Steroids From A Controlled Release Device: in vitro/in vivo Relationship*. Drug Dev.Ind.pharm.
- Collins, AE., and Deasy PB. 1990. *Bioadhesive Lozenge for the Improved Delivery of Cetypyridinium Chloride*. J.pharm.sci.
- Dortune, B., Ozer L., Vyanik N. 1998. *Development and in vitro Evaluation of Buccoadhesive Pindodlo Tablet Formulation*. Drug Dev. Ind. Pharm.
- Fabregas, JL., and Garcia N. 1995. *Invitro Studies on Buccoadhesive Tablet Formulations of Hydrocortisone Hemisuccinate*. Drug Dev. Ind. Pharm.
- Fang-Jing, Wang, Chi-Hwa Wang. 2002. *Sustained Release of Etanidazole from Spray Dried Microspheres Prepared by Non Halogenated Solvents*. J. of Controlled Release.
- Ghosh SK. 2006. *Functional Coatings and Microencapsulation: A General Perspective, Ch 1*. Weinheim. Wiley-VCH, Verlag GmbH & Co. KgoaA.
- Ghulam, Murtaza, Mahmood Ahamd, Naveed Akhtar and Fatima Rasool. 2009. *A Comparative Study of Various Microencapsulation Techniques: Effect of Polymer Viscosity on Microcapsule Characteristics*. Pak. J. Pharm. Sci.
- Gohel, MC., Amin AF. 1998. *Formulation Optimization of Controlled Release Diclofenac Sodium Microspheres using Factorial Design*. J. of Controlled Release.



- Gunder, W., Lippold BH., Lippold BC. 1995. *Release of Drugs from Ethyl Cellulose Microcapsules (Diffusion Pellets) with Pore Formers and Pore Fusion*. Euro J Pharm Sci.
- Guo, JH. 1994. *Bioadhesive Polymer Buccal Patches for Buprenorphine Controlled Delivery: Formulation Invitro Adhesive and Release Properties*. Drug Dev.Ind.pharm.
- Hausberger AG, Deluca PP. 1995. *Characterization of Biodegradable Poly(D,Llactide-Co-Glycolide) Polymers and Micro- Spheres*. J. Pharm. Biomed. Anal.
- Higuchi, T. 1963. *Mechanism of Sustained Action Medication, Theoretical Analysis of Rate of Release of Solid Drugs Dispersed in Solidmatrices*. J. Pharm Sci.
- Haznedar, S., Dortue B. 2004. *Preparation and in vitro Evaluation of Eudragit Microspheres Containing Acetazolamide*. Int J of Pharm.
- Hora, MS., Rana RK., Nunberg JH., Tice TR., Gilley RM. and Hudson ME. 1990. *Release of Human Serum Albumin from PLGA Microspheres*. Pharm Res.
- Ishida, M., Nambu N, Nagai T. 1983. *Highly Viscous Gel Ointment Containing Carbapol for Application to the Oral Mucosa*. Chem. pharm Bull..
- Jackson, L. S. and Lee, K. 1991. *Microencapsulation in the food industry*. Lebensm-Wiss Technol.
- James, S. 2005. *Encyclopedia of Pharmaceutical Techonology*. London. Pharm Inc.
- Jyothi, N. V. N., P. Muthu Prasanna, Suhas N. S., K. Surya P., P. Seetha R. and G. Y Srawan. 2010. *Microencapsulation Techniques, Factors Influencing Encapsulation Efficiency*. London. Informa UK Ltd.
- Khare, C.P. 2007. *Indian Medicinal Plants*. New Delhi. Janak Puri.
- Khawla, A., Abu izza, Lucila Garcia-Contreras, Robert Lu D. 1996. *Selection of Better Method for the Preparation of Microspheres by Applying Hierarchy Process*. J. Pharm Sci.
- Kibry, C. 1991. *Microencapsulation and controlled delivery of food ingredients*. J. Food Sci. Technol.
- Kizilay, Ebru, A. Basak Kayitmazer, Paul L. Dubin. 2011. *Complexation and Coacervation of Polyelectrolytes with Oppositely Charged Colloids*. Elsevier B.V.
- Lopez, CR., Portero A., Vila-Jato JC., Alonso MJ. 1998. *Design and Evaluation of Chitosan/Ethylcellulose Mucoadhesive Bilayered Devices for Buccal Drug Delivery*. J. Control. Re.
- Li, SP., Kowarski CR., Feld KM. and Grim WM. 1988. *Recent Advances in Microencapsulation Technology and Equipment*. Drug Dev. Ind. Pharm.
- Lu, W. and Park TG. 1995. *Protein Release from Poly (Lactic-Co-Glycolic Acid) Microspheres: Protein Stability Problems*. PDA J Pharm Sci. Technol.


- Masood, Ehsan. 2009. *Ilmuwan-Ilmuwan Muslim Pelopor Hebat Di Bidang Sains Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Nagai, T., Machida Y., Suzuki Y., Ikura H. 1980. *Method & Preparation for Administration to the Mucosa & Preparation for Administration to the Mucosa of the Oral or Nasal Cavity*. US patent NO.4226848.
- Nickavar B., Faraz M., Katayoun J., Mohammad A. R. A. 2003. *Chemical Composition of the Fixed and Volatile Oils of Nigella sativa L. from Iran*. Tübingen. Verlag der Zeitschrift für Naturforschung.
- Remunan C, Alonso MJ. 1997. *Microencapsulacion de Medicamentos*. Madrid . Tecnología Farmacéutica.
- Sachan, Nikhil K. 2005. *Controlled Drug Delivery Through Microencapsulation*. Assam India. Dibrugarh University.
- Sastroamidjojo, S. 1988. *Obat Asli Indonesia*. Jakarta. Dian Rakyat.
- Savitri, Evika Sandi. 2008. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
- Sugindro, Etik M., Joshita D. 2007. *Pembuatan Dan Mikroenkapsulasi Ekstrak Etanol Biji Jinten Hitam Pahit (Nigella sativa linn.)*. Jakarta. Lembaga Biomedis Direktorat Kesehatan TNI-AD.
- Swarbrick, James. 2007. *Encyclopedia of Pharmaceutical Technology, Third Ed*. New York. Informa Healthcare USA, Inc.
- Thies C. 1996. *A Survey of microencapsulation Processes, Simon Benita, Microencapsulation and Industrial Applications, Ch 1*. New York. Maecel Dekker Imp.
- Nack, H. 1970. *Microencapsulation Techniques, Application and Problems*. J.Soc.Cosmetic Chemists.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2011. *Pentingnya Penyembuhan dengan Al-Qur'an dan As-Sunah* ([http://www.al\\_manhaj.or.id/content/2416/slash/obat\\_islam](http://www.al_manhaj.or.id/content/2416/slash/obat_islam)). Diakses pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 13.54 WITA).
- Yoshioka, S., Valentino J. Stella. 2002. *Stability of Drugs and Dosage Forms*. USA. Kluwer Academic Publishers.

**Lampiran 1. Ekstraksi Biji Jintan Hitam (*Nigella sativa* L.)**



Gambar 11. Skema Kerja Ekstraksi Biji Jintan hitam (*Nigella sativa* L.)

## Lampiran 2. Pembuatan Mikrokapsul Ekstrak Jintan Hitam



### Lampiran 3. Perhitungan Glutaraldehid

a. BM Glutaraldehid = 100,117

1 mol glutaraldehid = 100,117 gram

1,25 mmol glutaraldehid = x

$$\frac{1 \text{ mol}}{100,117 \text{ g}} = \frac{1,25 \text{ mmol}}{x}$$

$$\frac{1000 \text{ mol}}{100,117 \text{ g}} = \frac{1,25 \text{ mmol}}{x}$$

$$x = \frac{1,25 \text{ mmol} \times 100,117 \text{ g}}{1000 \text{ mmol}}$$

$$x = \frac{125,146 \text{ g}}{1000 \text{ mmol}}$$

$$x = 0,125146$$
$$= 125,146 \text{ mg}$$

Jadi 1,25 mmol glutaraldehid adalah 125,146 mg

b. Glutaraldehid yang tersedia = glutaraldehid 20%  
= 20 g glutaraldehid/100 ml  
= 2g/10 ml

Glutaraldehid diencerkan dengan faktor pengenceran (fp) = 10

$$\text{Glutaraldehid yang digunakan} = \frac{2 \text{ g}}{10 \text{ ml} \times \text{FP}} = \frac{2 \text{ g}}{10 \text{ ml} \times 10}$$
$$= \frac{2 \text{ g}}{100 \text{ ml}} = 2\%$$

c. Glutaraldehyd dalam formula = 1,25 mmol = 125.146 mg

jumlah glutaraldehyd yang diambil dari larutan glutaraldehyd = x

$$\frac{2 \text{ g}}{100 \text{ ml}} = \frac{125,146 \text{ mg}}{x}$$

$$\frac{2000 \text{ mg}}{100 \text{ ml}} = \frac{125,146 \text{ mg}}{x}$$

$$x = \frac{125,146 \text{ mg} \times 100 \text{ ml}}{2000 \text{ mg}}$$

$$x = 6,25 \text{ ml}$$



#### Lampiran 4. Absorbansi Kurva Baku Ekstrak Jintan Hitam

Tabel 4. Absorbansi Kurva Baku Ekstrak Jintan Hitam

Konsentrasi (mg/mL)	Absorbansi
0,2	0,082
0,4	0,196
0,4	0,313
0,8	0,402
1	0,478
1,2	0,564

Dari tabel (4) diperoleh kurva baku jintan hitam yang menunjukkan hubungan linear antara absorbansi (y) dan konsentrasi (x) dengan persamaan regresi  $y = 0,4779 x + 0,0047$

## Lampiran 5. Absorbansi Mikrokapsul ekstrak jintan hitam Tiap Formula

Tabel 5. Nilai absorbansi mikrokapsul ekstrak jintan tiap formula

Formula	Konsentrasi awal (mg)	Absorbansi Replikasi		
		I	II	III
F I	1000	0,321	0,354	0,283
F II	3000	0,382	0,439	0,457
F III	7000	0,521	0,554	0,509





## Lampiran 6. Perhitungan Efisiensi Enkapsulasi

### 1. Perhitungan % obat yang terenkapsulasi pada Formula 1

#### a. Formula 1 replika 1

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloroform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,321 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y =$  absorban dan  $x =$  konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,321 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,321 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,3163$$

$$X = 0,6618 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \frac{\text{mg}}{\text{mL}}}{2150 \text{ mg}} = \frac{x}{1000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 1000 \text{ mg}}{2150 \text{ mg}}$$

$$= 0,9302 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = w_1/w_2 \times 100\%$$

$W_1 =$  konsentrasi teoritis

$W_2 =$  konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

$$\text{Efisiensi Enkapsulasi} = \{ 0,6618 / 0,9302 \} \times 100\%$$

$$= 0,7115 \times 100\%$$

$$= 71,15\%$$

b. Formula 1 replika 2

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloroform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,354 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y$  = absorban dan  $x$  = konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,321 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,354 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,3493$$

$$X = 0,7309 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{2010 \text{ mg}} = \frac{x}{1000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 1000 \text{ mg}}{2010 \text{ mg}}$$

$$= 0,995 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = w_1/w_2 \times 100\%$$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

$$\text{Efisiensi Enkapsulasi} = \{ 0,7309 / 0,995 \} \times 100\%$$

$$= 0,7346 \times 100\%$$

$$= 73,46\%$$

c. Formula 1 replika 3

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,283 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y$  = absorban dan  $x$  = konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,283 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,283 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,2783$$

$$X = 0,5823 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{2370 \text{ mg}} = \frac{x}{1000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 1000 \text{ mg}}{2370 \text{ mg}}$$

$$= 0,8438 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = w_1/w_2 \times 100\%$$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

$$\text{Efisiensi Enkapsulasi} = \{ 0,5823 / 0,8438 \} \times 100\%$$

$$= 0,6901 \times 100\%$$

$$= 69,01\%$$

Jadi, rata-rata efisiensi enkapsulasi formula 1 yaitu 71,2%

1. Perhitungan % obat yang terenkapsulasi pada formula 2

a. Formula 2 replikasi 1

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloroform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,382 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y =$  absorban dan  $x =$  konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,382 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,382 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,3773$$

$$X = 0,7895 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{4630 \text{ mg}} = \frac{x}{3000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 3000 \text{ mg}}{4630 \text{ mg}}$$

$$= 1,2958 \text{ mg/mL}$$

Efisiensi enkapsulasi =  $w_1/w_2 \times 100\%$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Enkapsulasi} &= \{ 0,7895 / 1,2958 \} \times 100\% \\ &= 0,6096 \times 100\% \\ &= 60,96\%\end{aligned}$$

b. Formula 2 replikasi 2

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloroform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,439 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y$  = absorban dan  $x$  = konsentrasi.

$$\begin{aligned}y &= 0,4779x + 0,0047 \\ 0,439 &= 0,4779x + 0,0047 \\ 0,4779x &= 0,439 - 0,0047 \\ 0,4779x &= 0,4343\end{aligned}$$

$$X = 0,9088 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{4280 \text{ mg}} = \frac{x}{3000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 3000 \text{ mg}}{4280 \text{ mg}}$$

$$= 1,4018 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = w_1/w_2 \times 100\%$$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Enkapsulasi} &= \{ 0,9088 / 1,4018 \} \times 100\% \\ &= 0,6482 \times 100\% \\ &= 64,82\%\end{aligned}$$

c. Formula 2 replikasi 3

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloroform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,457 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y$  = absorban dan  $x$  = konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,457 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,457 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,4523$$

$$X = 0,9464 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{4050 \text{ mg}} = \frac{x}{3000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 3000 \text{ mg}}{4050 \text{ mg}}$$

$$= 1,4814 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = w_1/w_2 \times 100\%$$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Enkapsulasi} &= \{ 0,9464 / 1,4814 \} \times 100\% \\ &= 0,6389 \times 100\% \\ &= 63,89\%\end{aligned}$$

Jadi, rata-rata efisiensi enkapsulasi formula 2 yaitu 63,23%

## 2. Perhitungan % obat yang terenkapsulasi pada formula 3

### a. Formula 3 replikasi 1

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,521 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y$  = absorban dan  $x$  = konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,521 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,521 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,5163$$

$$X = 1,0803 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{6370 \text{ mg}} = \frac{x}{7000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 7000 \text{ mg}}{6370 \text{ mg}}$$

$$= 2,1978 \text{ mg/mL}$$

$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = w_1/w_2 \times 100\%$$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikro kapsul

$$\text{Efisiensi Enkapsulasi} = \{ 1,0803 / 2,1978 \} \times 100\%$$

$$= 0,4916 \times 100\%$$

$$= 49,16\%$$

b. Formula 3 replikasi 2

20,0 mg mikro kapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloroform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,554 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y$  = absorban dan  $x$  = konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,554 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,554 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,5493$$

$$X = 1,1494 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{6120 \text{ mg}} = \frac{x}{7000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 7000 \text{ mg}}{6120 \text{ mg}}$$

$$= 2,2875 \text{ mg/mL}$$



$$\text{Efisiensi enkapsulasi} = w_1/w_2 \times 100\%$$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

$$\begin{aligned}\text{Efisiensi Enkapsulasi} &= \{ 1,1494 / 2,2875 \} \times 100\% \\ &= 0,5025 \times 100\% \\ &= 50,25\%\end{aligned}$$

c. Formula 3 replikasi 3

20,0 mg mikrokapsul, dilarutkan dalam 10,0 ml kloroform-etanol lalu disaring, dan diukur serapannya pada spektrofotometer. Absorbansinya sebesar 0,509 persamaan garis linear  $y = 0,4779x + 0,0047$ , dimana  $y$  = absorban dan  $x$  = konsentrasi.

$$y = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,509 = 0,4779x + 0,0047$$

$$0,4779x = 0,509 - 0,0047$$

$$0,4779x = 0,5043$$

$$X = 1,03 \text{ mg/mL}$$

Jumlah ekstrak teoritis 100%

$$\frac{\text{konsentrasi}}{\text{berat sampel}} = \frac{x}{\text{total inti}}$$

$$\frac{2 \text{ mg/mL}}{6240 \text{ mg}} = \frac{x}{7000 \text{ mg}}$$

$$x = \frac{2 \text{ mg/mL} \cdot 7000 \text{ mg}}{6240 \text{ mg}}$$

$$= 2,2435 \text{ mg/mL}$$

Efisiensi enkapsulasi =  $w_1/w_2 \times 100\%$

$W_1$  = konsentrasi teoritis

$W_2$  = konsentrasi ekstrak dalam mikrokapsul

Efisiensi Enkapsulasi =  $\{ 1,03 / 2,2435 \} \times 100\%$

=  $0,4704 \times 100\%$

= 47,04%

Jadi, rata-rata efisiensi enkapsulasi formula 3 yaitu 48,81%



**Lampiran 7. Gambar Tanaman Jintan Hitam**



Gambar 12. Tanaman jintan hitam (*Nigella sativa* L.)



Gambar 13. Biji jintan hitam (*Nigella sativa* L.)

**Lampiran 8. Gambar Produk Mikro kapsul ekstrak jintan hitam**



Formula 1



Formula 2



Formula 3

Gambar 14. Hasil mikroenkapsulasi ekstrak jintan hitam

## Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian



Gambar 15. Alat rotary evaporator



Gambar 16. Ekstrak biji jintan hitam (*Nigella sativa* L)




Gambar 17. Pembuatan Mikro kapsul



Gambar 18. Penyaringan Mikro kapsul




**Lampiran 10. Gambar Pengamatan Mikroskop**



Formula 1

Formula 2



Formula 3

Gambar 18. Hasil pengamatan mikrokapsul dibawah mikroskop

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Ali Khumaini** lahir di pare-pare, pada tanggal 31 oktober 1991, merupakan putra dari pasangan Bapak Mudhar Bintang dan Ibu Sitti Nurhaeni . Anak ke dua dari enam bersaudara ini memulai pendidikan yang pertama kalinya yaitu TK Adyaksa kendari kemudian melanjutkan pendidikan yang kedua yaitu di SDN 13 Baruga kendari pada tahun 2005, sekolah menengah pertama MTs Putra As'adiyah Sengkang ditahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di MA Putra As'adiyah Macanang hingga tahun 2010. Di tahun yang sama ia lulus menjadi mahasiswa di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Farmasi.