

**MODIFIKASI GELATIN SISIK IKAN BANDENG (*Chanos chanos*)
DENGAN AMILUM**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

RESKI AMELIA

Nim 70100115042

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reski Amelia
NIM : 70100115042
Tempat/Tgl. Lahir : Palopo 23 Maret 1998
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Perumahan Saumata Indah
Judul : Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) Dengan Amilum

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Maret 2020

Penulis,

Reski Amelia

NIM: 70100115042





PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng (*Chanos- chanos*) dengan Amilum”** yang disusun oleh **Reski Amelia, NIM : 70100115042**, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari **Jum’at, 9 Agustus 2019 M** yang bertepatan dengan **8 Dzulhijjah 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 9 Agustus 2019

8 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A. (.....)	
Sekretaris	: Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)	
Pembimbing I	: Isriany Ismail S.Si., M.Si., Apt. (.....)	
Pembimbing II	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. (.....)	
Penguji I	: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)	
Penguji II	: Hildawati Almah, S.Ag., S.S., M.A. (.....)	

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar, 



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai Rahmatan Lil'alam beserta para sahabat.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintakan. Namun atas dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan motivasi sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar besarnya saya persembahkan kepada kedua orang paling spesial yaitu kedua orang tua saya, Bapak H.Husain , dan Ibu Hj. Hasnawati yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan buat adik tersayang Muhammad Ronaldo serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, dan bimbingannya kepada penulis dan tak terlupakan kepada sahabat-sahabat Saudara Tak Sedarah selama perkuliahan, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Mama, Bapak, serta adik kecilku Muhammad Ronaldo berkat support yang selama ini diberikan sehingga saya bias menyelesaikan studi

2. Prof. H.Hamdan Juhannis MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Dr.Hj.Gemy Nastity Handayani.,S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
5. Dr.H.M.Fais Satrianegar,S,KM.,MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Andi Asrul Ismail.S.Farm.,M.Sc.,Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar .
8. Isriany Ismail.,S.Si.,M.Si.,Apt. selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Nursyamsi Dhuhah, S.Farm., M.Si. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
10. Nursalam Hamzah S.Si., M.Si., Apt selaku pendamping penelitian yang telah meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam proses penelitian.
11. Hildawati Almah.,S.Ag.,S.S.,M.A selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

12. Munifah Wahyuddin., S.Farm., M.Sc.,Apt. selaku pelaksana kegiatan ujian akhir, yang telah banyak berusaha dan bekerja keras dalam membantu terselenggarakannya ujian akhir bagi peneliti.
13. Bapak dan Ibu dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah swt membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
14. Kepada seluruh Laboran, Laboratorium Kimia Analisis Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasi Biologi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Farmasetika Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
15. Kepada Tim penelitian Gelaten yang senantiasa saling membantu, saling menutupi satu sama lain, berbagi suka duka dan saling menguatkan. Khofifa Amalia Usman, Warda Rahma, Ernawati Ningsi Haruna, Muhammad Fadhlurrahman, Rasbur Hani Hanapi, Muh. Rezki, Nurmi, Okto Sri Astute, Muhammadh Fadil As'ad
16. Kepada teman-teman keluarga cemara nisaccu, Ummil, Ami, Asrah, Sibad,Nurmi Telah memberikan dukungan sehingga penulis sampai ditahap penyelesaian skripsi ini.
17. Kepada teman-teman Pondok Indah Semoga tetap kompak dalam segala situasi dan selalu dalam lindungan Allah swt.
18. Kepada kakanda senior dan junior keluarga Besar mahasiswa Farmasi UIN Alauddin makassar yang selalu mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

19. Teman-teman seperjuangan Jurusan Farmasi 2015, Pulvis yang selalu menyemangati dan mendukung terselesaikannya penelitian dan skripsi ini. dan teman-teman yang tidak sempat saya sebut satu persatu terima kasih atas bantuan, kerjasama dan doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt. Aamiin.

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Maret 2020

Penyusun

Reski Amelia
NIM : 70100115042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	1
ABSTRACT.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
BAB II.....	13
A. Uraian Ikan Bandeng (Chanos chanos).....	13
B. Uraian Gelatin	18
C. Uraian Amilum	22
D. Tinjauan Islam.....	35
BAB III	44

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Sampel Penelitian.....	44
C. Alat dan Bahan.....	44
D. Prosedur Kerja.....	45
BAB IV.....	48
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Hasil Perolehan Gelatin Sisik Ikan Bandeng.....	48
2. Pengujian Oranoleptik Gelatin Sisik Ikan Bandeng.....	48
3. Pengujian oranoleptik gelatin Modifikasi dengan <i>Amilum</i>	49
4. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sebelum Modifikasi.....	51
B. Pembahasan.....	55
BAB V.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
LAMPIRAN.....	65
Lampiran 1 Prosedur Kerja.....	68
<i>Ekstraksi</i> Gelatin ikan Bandeng.....	68
Modifikasi gelatin dengan <i>Amilum</i>	69
Lampiran 2. Gambar.....	70
a. Ekstraksi gelatin bandeng.....	70
b. Modifikasi Gelatin dengan Amilum.....	73
c. Hasil Modifikasi Gelatin : Amilum.....	74
Lampiran 3.Perhitungan Hasil.....	78
Lampiran 4 Analisis Statistik.....	102
KEPUSTAKAAN.....	65
RIWAYAT HIDUP.....	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Ikan Bandeng (<i>Chanos chanos</i>) (Indonesia and Nasional 2014).....	13
Gambar 2 <i>Amilopektin</i>	24
Gambar 3 <i>Amilosa : Amilopektin</i>	25
Gambar 4 : Kentang <i>Solanum tuberosum</i> L.....	29
Gambar 5: Kentang <i>Manihot utilissima</i>	33
Gambar 6 <i>Histogram</i> Viskositas Kelompok Gelatin Sisik Ikan Bandeng Modifikasi dengan <i>Amilum Manihot</i>	59
Gambar 7 <i>Histogram</i> Viskositas Kelompok Gelatin Sisik Ikan Bandeng Modifikasi dengan <i>Amilum Maydis</i>	60
Gambar 8 <i>Histogram</i> Viskositas Kelompok Gelatin Sisik Ikan Bandeng Modifikasi dengan <i>Amilum Solani</i>	60
Gambar 9: Viskositas sisik ikan bandeng	62
Gambar 10: Viskositas sisik ikan bandeng setelah Modifikasi <i>Amilum</i>	62
Gambar 11 Sampel Ikan Bandeng Gambar 12. Penimbangan Sampel.....	70
Gambar 13 Pemberian pelarut Gambar 14. Penambahan air panas	70
Gambar 15. Pemberian pelarut Gambar 16. Penetralan.....	70
Gambar 17 pH 7 (Netral) Gambar 18 Pengukuran suhu.....	71
Gambar 19 Dituang dan disaring Gambar 20 Setelah disaring.....	71
Gambar 21 Proses penyaringan.....	71
Gambar 22 Proses penyaringan sampel menggunakan kain.....	72
Gambar 23 pemindahan sampel kedalam paper cup setelah di saring.....	72
Gambar 24 Pengeringan sampel dalam <i>oven</i> suhu 80 ⁰	72
Gambar 25 Sampel yang telah kering selama 2x24 jam.....	72
Gambar 26 Timbang gelatin Gambar 27 Timbang <i>Solani</i>	73
Gambar 28 Timbang <i>Manihot</i> Gambar 29 Tambahkan air.....	73
Gambar 30 homogenkan di magnetik stirer Gambar 31 masukan oven.....	73
Gambar 32 Masukkan <i>Oven</i>	74
Gambar 33 Solani 4.5:0.5 Gambar 34 Solani 4:1	74
Gambar 35 Solani 3.5:1.5 Gambar 36 Solani 3:2	74
Gambar 37 Solani 2.5:2.5 Gambar 38 Solani 2:3	75

Gambar 39 Manihot 4.5:0.5	Gambar 40 Manihot 4:1	75
Gambar 41 Manihot 3.5:1.5	Gambar 42 Manihot 3:2	75
Gambar 43 Manihot 2.5:2.5	Gambar 44 Manihot 2:3	76
Gambar 45 Maydis 4.5:0.5	Gambar 46 Maydis 4:1	76
Gambar 47 Maydis 3.5:1.5	Gambar 48 Maydis 3:2	76
Gambar 49 Maydis 2.5:2.5	Gambar 50 Maydis 2:3	77



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nutrisi ikan bandeng (USDA National Nutrient Database for Standard Reference,2009)	16
Tabel 2. Standar Mutu Gelatin (Badan Sandar Indonesia, 2013)	19
Tabel 3. Hasil <i>Rendamen</i> Gelatin Sisik Ikan Bandeng	48
Tabel 4 Oranoleptik Gelatin Sisik Ikan Bandeng	48
Tabel 5 oranoleptik gelatin Modifikasi dengan <i>Amilum Solani</i>	49
Tabel 6 oranoleptik gelatin Modifikasi dengan <i>Amilum Manihot</i>	50
Tabel 7 oranoleptik gelatin Modifikasi dengan <i>Amilum Maydis</i>	50
Tabel 8 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Bandeng dan <i>Amilum</i> Sebelum Modifikasi	51
Tabel 9 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi dengan <i>Amilum Manihot</i>	51
Tabel 10 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi dengan <i>Amilum Maydis</i>	52
Tabel 11 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi dengan <i>Amilum Solani</i>	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Kerja	68
Lampiran 2. Gambar	70
Lampiran 3.Perhitungan Hasil	78
Lampiran 4 Analisis Statistik	102



ABSTRAK

Nama : RESKI AMELIA
NIM : 70100115042
Jurusan : FARMASI
Judul Skripsi : MODIFIKASI GELATIN SISIK IKAN BANDENG (*Chanos chanos*) DENGAN AMILUM

Sumber gelatin alternatif yang halal salah satunya bersumber dari ikan dan peningkatan kualitas gelatin dapat dilakukan dengan penambahan *Amilum*. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan sumber gelatin baru yang halal bersumber dari Sisik Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) dan meningkatkan kualitasnya dengan proses penambahan derivat *Amilum* yakni *Amilum Manihot*, *Amilum Maydis* dan *Amilum Saolani* dengan perbandingan Gelatin : *Amilum* masing-masing (0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1 % dan 1.2%) . Sampel yang digunakan ialah bagian sisik Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) untuk memperoleh Gelatin dari sisik Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) kemudian hasil *ekstraksi* kemudian dicampurkan dengan masing-masing derivat *Amilum*, dilakukan uji Viskositas untuk mengetahui kualitas gelatin.

Hasil penelitian diperoleh bahwa gelatin dari limbah sisik ikan dan Sisik ikan setelah tertaut silang. *Ekstraksi* gelatin menghasilkan % *rendamen* sebesar 29.74% untuk gelatin sisik ikan Bandeng (*Chanos chanos*) dan nilai Viskositas Modifikasi *Amilum* masing-masing dengan perbandingan (0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1 % dan 1.2%) untuk *Amilum Manihot* Viskositas yang paling tinggi adalah perbandingan 0.2% yakni 1.165 cP, *Amilum Maydis* Viskositas yang paling tinggi adalah perbandingan 0.2% 1.250 cP dan *Amilum Solani* Viskositas yang paling tinggi adalah perbandingan 0.6% yakni 1.213 cP.

Kata Kunci : Gelatin, *Amilum Manihot*, *Amilum Maydis*, *Amilum Solani*, Viskositas.

ABSTRACT

Name : Reski Amelia
Student number : 70100115042
Departement : Pharmacy
Title : Modification gelatin scales milkfish (*chanos chanos*)
with *Amilum*

A source of gelatin and one alternative sources and improving the quality of the gelatin can be done by the addition of *Amilum*. This study attempts to find the source of gelatin and new sources of scales milkfish (*chanos chanos*) and improve their quality with the additional derivate *Amilum* is *Amilum*, *Manihot Amilum Maydis* and *Amilum saolani* by comparison gelatin: *Amilum* (0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1 % dan 1.2%). The sample used is the scales milkfish (*chanos chanos*) to obtain gelatin of scales milkfish (*chanos chanos*) the results of *ektraksi* then mixed with each derivat *Amilum*, undergone a viscosity to know the quality of gelatin.

Research results obtained that gelatin of sewage scales fish and bones of fish after tertaut cross, can be alternative sources of gelatin lawful. Extraction gelatin produce % *rendamen* of 29.74 % to gelatin scales a fish (*chanos chanos*) and value viscosity modification *Amilum* masing-masing by comparison (0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1 % dan 1.2%) for *Amilum Manihot* viscosity the highest are comparisons 0.2% namely 1.165 cp, *Amilum Maydis* viscosity the highest are comparisons 0.2% 1.250 cp and *Amilum Solani* viscosity the highest are comparisons 0.6% namely 1.213 cp.

Keywords: gelatin, *Amilum Manihot*, *Amilum Maydis*, *Amilum Solani*, Viscosity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelatin adalah bahan yang memiliki berbagai fungsi terhadap berbagai aplikasi sehari –hari, diantaranya makanan, kosmetik, farmasi, dan film fotografi. Diperkirakan 59% gelatin di seluruh dunia digunakan untuk memproduksi makanan, 31% untuk produk farmasi, 2% untuk industri fotografi, dan sekitar 8% untuk bidang lainnya (Haug and Draget 2011) Khususnya dibidang farmasi gelatin berfungsi sebagai agen gelling, *stabilizer*, pengental, dan pengemulsi. Gelatin diperoleh dari hidrolisa *kolagen* yang terdapat pada Sisik atau kulit binatang. *Kolagen* sendiri adalah protein utama pembentuk Sisik/kulit yang di*Ekstraksi* dari Sisik dan kulit hewan (hewan berSisik belakang dan ikan) untuk kemudian diproses menjadi gelatin. Bahan baku yang biasanya digunakan dalam pembuatan gelatin adalah Sisik dan kulit sapi, babi, serta ikan. Pada dasarnya teknik produksi gelatin dibagi menjadi dua: teknik asam dan teknik basa. Pada teknik asam, bahan baku direndam dengan larutan asam (biasanya hidro klorida atau HCL). Teknik ini akan menghasilkan gelatin tipe A (*Acid*). Teknik ini digunakan untuk bahan baku babi dan ikan (Sisik dan kulit) yang jaringan ikatnya tidak terlalu kuat. Perendaman asam memakan waktu beberapa hari hingga empat minggu. (Johar Arief,2016)

Bahan baku utama yang digunakan dalam produksi gelatin adalah kulit babi, Sisik sapi, kulit sapi, dan adapun sumber alternative lainnya seperti unggas, dan ikan (GIMA 2012). Gelatin mamalia (porcine dan bovine), yang paling populer dan banyak digunakan, namun terhambat karna kendala agama, kesehatan dan sosial agama. Karna banyaknya permasalahan tentang penggunaan gelatin dari babi dan sapi, meliputi permasalahan agama dan kesehatan, yakni bagi umat islam adanya larangan untuk mengkonsumsi semua bagian dari babi, sementara orang

hindu tidak mengonsumsi apapun yang berasal dari sapi, dan kekhawatiran gelatin yang berasal dari sapi terkait masalah kesehatan, disebutkan bahwa terdapat kekhawatiran yang meningkat tentang *kolagen* yang berasal dari jaringan hewan dan gelatin yang mampu mentransmisikan vektor patogen seperti prion BSE (Karim and Bhat 2009). Sehingga dibutuhkan sumber alternative lain untuk produksi gelatin yang halal dan baik. Sumber *kolagen* yang paling penting untuk produksi gelatin adalah kartilago, Sisik, tendon dan kulit sapi dan asal babi (GMIA, 2012).

Sebuah laporan terbaru merilis bahwa produksi gelatin dari kulit babi adalah yang tertinggi (44%), diikuti oleh bovine hide (28%), Sisik sapi (27%) dan sumber lain (1%) (Ahmad dan Benjakul, 2011). Namun, produk mengandung gelatin dari kulit babi dilarang untuk digunakan oleh pengikut agama seperti Islam dan Yudaisme. Penggunaan gelatin dari sumber bovine juga bermasalah karena ancaman dari wabah bovine spongiform encephalopathy (BSE). Bahkan, produk bovine dilarang digunakan oleh umat Hindu. Karena gelatin kulit sapi biasanya lebih mahal dari gelatin babi, produsen lebih suka penggunaan porcine gelatin (Rohman and Che Man, 2012). Di dekade terakhir, gelatin ikan telah meningkat perhatian sebagai alternatif untuk bovine dan porcine gelatin, Namun, sifat-sifatnya gelatin ikan berbeda dari gelatin mamalia. Sifat fisikokimia dan *fungsi* dari gelatin ikan tidak optimal dibandingkan dengan mamalia gelatin (Karim dan Bhat, 2008).

Indonesia mempunyai potensi perikanan yang sangat melimpah. Di antara sekian banyak potensi tersebut ialah tangkapan ikan dilaut. Menurut hasil data Kementerian Kelautan dan Perikanan, produksi perikanan nasional 2010, baik laut maupun darat, mencapai 10,83 juta ton. Angka ini naik secara signifikan 7,6 % dibanding 2009, yang sebesar 10,065 juta ton. Sebelumnya, dalam rentang waktu 2005 dengan 2009, rata-rata kenaikan peningkatan produksi perikanan

nasional mencapai angka 10,02 % per tahun, dengan peningkatan yang signifikan kemudian dicatat oleh perikanan budidaya sebesar 21,93% dan perikanan tangkap sebesar 2,95% . Beberapa dari hasil produksi perikanan nasional tersebut kemudian diserap oleh industri pengolahan ikan seperti pengalengan ikan, fillet, dan surimi. Dari industri pengolahan ikan ini dihasilkan banyak limbah berupa Sisik, kulit, sisik dan kepala ikan. Menurut perhitungan Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2B), umumnya bagian Sisik pada tubuh ikan sebesar 12,4% dari berat ikan, kulit sebesar 4%, dan kepala ikan sebesar 20% (Modul PPNT Teknologi Produksi Gelatin dari Sisik dan Kulit Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2007).

Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa banyaknya produk ikan olahan (minus Sisik, kulit, sisik dan kepala ikan) adalah sebesar 63,6% dari total *volume* ikan utuh yang diolah di dalam negeri, dengan 36,4% sisanya menjadi limbah dari industri pengolahan ikan.

Selama ini Limbah pengolahan ikan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi, kebanyakan hanya diolah menjadi pakan ternak serta makanan kecil, seperti kerupuk dan bakso ikan oleh industri-industri rumah tangga. Padahal, limbah tersebut (sisik, Sisik dan kulit) memiliki potensi nilai ekonomis yang cukup tinggi karena dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan gelatin. Saat ini, kebutuhan gelatin nasional hampir seratus persen dipenuhi melalui impor. Pemanfaatan ikan sebagai sumber gelatin tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan gelatin tetapi juga menjadi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pemanfaatan produk sampingan ikan yang berupa limbah sisik ikan untuk dapat kembali meningkatkan nilai ekonomisnya. (Karim and Bhat 2009)

Ikan bandeng selain berfungsi sebagai komoditas ekspor yang mampu mendatangkan devisa negara, juga berperan penting sebagai penggerak

perekonomian rakyat di daerah pesisir selain itu juga limbah sisik ikan bandeng tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengeksport sehingga bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Potensi Ikan bandeng untuk menjadi sumber gelatin ditinjau dari ketersediaannya sebagai ikan hasil budidaya yang banyak dibudidayakan di Indonesia, diketahui bahwa produksi ikan bandeng tahun 2014 mencapai 631.125 ton. (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2015).

Parameter gelatin yaitu Kekuatan gel dan Viskositas adalah dua pengukuran yang paling penting digunakan untuk menilai tingkat dan kualitas gelatin. Kualitas Viskositas dipengaruhi dua faktor yakni pengolahan gelatin dan bahan baku gelatin. Faktor perlakuan saat pengolahan gelatin sangat menentukan kualitas fisik seperti perlakuan penggunaan larutan asam dan larutan basa, perlakuan lama perendaman, dan perlakuan metode *Ektraksi*. (GIMA 2012).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukanlah penelitian untuk memanfaatkan sisik ikan bandeng (*Chanos-chanos*) sebagai sumber gelatin, dengan memodifikasi gelatin dengan *Amilum*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh *Amilum Manihot*, *Amilum Maydis* dan *Amilum Solani* terhadap Viskositas gelatin sisik ikan bandeng?
2. Berapa perbandingan gelatin sisik ikan bandeng (*Chanos chanos* Forsk) dengan *Amilum* (*Amilum Manihot*, *Amilum Maydis* dan *Amilum Solani*) yang paling optimum menghasilkan gelatin Modifikasi dengan Viskositas yang baik ?

C. Defenisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

- a. Sisik ikan Bandeng diperoleh dari PT.UCS, Jl.Kima IV, kawasan industri Makassar, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan sebanyak 10 kg.
- b. Gelatin adalah protein hasil *hidrolisis kolagen* Sisik, kulit dan sisik dengan proses asam atau basa
- c. Protein merupakan zat makanan berupa asam *asam amino* yang berguna untuk pembangun atau pengatur bagi tubuh
- d. *Degreasing* adalah proses penghilangan daging dan kotoran yang menempel pada sampel.
- e. *Demineralisasi* adalah proses penghilangan mineral dari sampel sisik ikan bandeng dengan cara perendaman pelarut asam dan basa.
- f. *Ekstraksi* adalah proses penyarian senyawa gelatin dari sisik ikan bandeng dengan menggunakan air panas
- g. Viskositas adalah ukuran kekentalan gelatin yang menentukan kualitas gelatin yang baik dari *Ekstraksi* sisik ikan bandeng.
- h. Modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya.
- i. Pati atau *Amilum* adalah *karbohidrat* kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan *glukosa* (sebagai produk *fotosintesis*) dalam jangka panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting.

- j. *Karakterisasi* adalah penentuan sifat/karakter dari gelatin yang menggambarkan kadar abu, pH, Viskositas, titik gelatinisasi, waktu gelatinisasi dan spektra FTIR.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan perbandingan gelatin dengan *Amilum* untuk menghasilkan Viskositas gel yang baik dari beberapa kajian yang digunakan.

D. Kajian Pustaka

Pada penelitian yang berjudul “*Karakteristik hidrolisat protein ikan bandeng (Chanos chanos) dengan konsentrasi bromelin yang berbeda*” telah dijelaskan bahwa ikan bandeng berpotensi menjadi bahan baku *hidrolisat* protein ikan karena kandungan protein yang tinggi dan memiliki produksi yang cukup banyak di Indonesia. (Wijayanti 2016), tercatat sebanyak 19,39% kandungan protein ikan bandeng yang dapat diolah menjadi *hidrolisat* protein ikan. (Yanuar Budi Prasetyo, Sastro Darmanto, and Swastawati 2015), diketahui bahwa *hidrolisat* protein ikan bandeng dapat digunakan dalam bidang industri pangan dan farmasi, yakni dapat menjadi bahan dasar pembuatan gelatin.

Dalam studi penelitian yang berjudul “*Pemanfaatan Ekstrak Kitosan Dari Limbah Sisik Ikan Bandeng Di Selat Makassar Pada Pembuatan Bioplastik Ramah Lingkungan*” menjelaskan bahwa pemanfaatan limbah ikan bandeng berupa sisik ikan dengan memanfaatkan kitosan yang diperoleh dari 3 tahap yakni *Demineralisasi*, *dekolorisasi*, dan *deasetilasi* dapat dimanfaatkan dalam alat-alat bioplastik juga dapat dimanfaatkan dalam industri farmasi seperti pengikat, pembentuk gel, pengemulsi, dan *stabilizer*. (Nasruddin et al. 2017).

Dalam studi penelitian yang berjudul *Optimization of Gelatin Extraction from Silver Carp Skin*” Penelitian ini dirancang untuk mengoptimalkan proses

Ekstraksi untuk mendapatkan hasil tertinggi, kekuatan gel, dan Viskositas untuk produksi gelatin dari kulit ikan mas perak. Desain faktorial pecahan (2 tingkat, resolusi III, 29–5) adalah dipilih untuk menyaring 9 parameter untuk menentukan mereka yang paling signifikan. Kondisi *Ekstraksi* optimal 50 °C untuk suhu *Ekstraksi*, 0,1 N HCl untuk konsentrasi asam, 45 menit untuk *pretreatment* asam waktu, dan akhirnya 4: 1 (v / w) untuk *rasio* air / kulit. Tanggapan yang diprediksi untuk kondisi *Ekstraksi* ini adalah 630 g kekuatan gel, 6.3 cp Viskositas, dan 80,8% pemulihan agar-agar. Data menunjukkan bahwa gelatin kulit ikan mas adalah mirip dengan gelatin ikan yang saat ini dieksploitasi secara komersial. (Boran and Regenstein 2009)

Pada penelitian berjudul “pengaruh kombinasi *whey* dan *kasein* sebagai bahan dasar pembuatan *edible film* terhadap *karakteristik edible film*” Penambahan *hidrokoloid* salah satunya adalah *kasein* dapat memperbaiki *karakteristik edible film* berbahan dasar *whey dangke*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kombinasi *whey dangke* dan *kasein* terhadap *karakteristik edible film* terbaik seperti: ketebalan, *rendemen* dan warna. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan perlakuan kombinasi *whey dangke* dan *kasein* 4:4, 6:6, 8:8, dan 10:10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketebalan *edible film* sangat bergantung pada konsentrasi bahan kering dan Viskositas larutan *edible film*. Rendemen mengalami peningkatan seiring peningkatan konsentrasi kombinasi *whey dangke* dan *kasein*. Disimpulkan bahwa kombinasi *whey dangke* dan *kasein* untuk membentuk *karakteristik edible* yang baik yaitu pada kombinasi *whey dangke* dan *kasein* 10:10. (Maruddin, Ako, and Taufik 2015)

Pada penelitian berjudul “*New starch ester/gelatin based films: developed and physicochemical characterization*” menjelaskan bahwa *Film komposit* umumnya digunakan dalam mempertahankan air, menghambat *oksidasi*

lemak, mengurangi hilangnya zat aromatik yang mudah menguap dan meningkatkan kinerja. sebuah *Film komposit* berdasarkan ester SEN dan. Atas dasar penelitian ini, basis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah stabil ramah lingkungan dan memiliki kinerja yang sangat baik. (Shi, Tao, and Cui 2018)

Pada penelitian berjudul "*Rheology, texture and microstructure of gelatin gels with and without milk protein*" sifat gel gelatin tipe B dipelajari oleh *rheology* deformasi kecil, analisis *tekstur* dan *scanning electron microscopy*. *Whey protein isolate (WPI)*, konsentrat protein susu (MPC) dan *skim* susu bubuk (SMP) digunakan sebagai sumber protein susu. Elastisitas gel gelatin secara signifikan dipengaruhi oleh konsentrasi gelatin. Konsentrasi gelatin yang lebih tinggi menyebabkan gel yang lebih kuat, dan lebih tinggi suhu gel dan leleh. Namun, semua gel dalam konsentrasi dari 1,0-5,0% meleleh di bawah suhu tubuh manusia. Sifat-sifat *reologi* gel gelatin tidak bergantung pada pH dalam kisaran pH 4.6e8.0. Pada gelasi pH 3.0 gelatin secara signifikan dihambat. Selain SMP dan MPC secara signifikan meningkatkan sifat *reologi* gel gelatin, sementara penambahan WPI memiliki negatif efek pada mereka. Namun, efek penambahan protein susu tergantung pada konsentrasi gelatin. Hasil *tekstur* menunjukkan bahwa penambahan semua bubuk susu meningkatkan kekerasan gel gelatin pada konsentrasi gelatin tinggi (5,0%). *Frakturabilitas* gel sangat dipengaruhi oleh pH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi gelatin dan pH memiliki pengaruh yang nyata pada struktur gel.(Pang et al. 2014)

Pada penelitian yang berjudul "*Kajian variasi perbandingan tepung tapioka dengan gelatin ceker ayam dan suhu pengeringan terhadap karakteristik Kerupuk gendar*" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi pati tapioka dan ceker ayam gelatin dengan suhu pengeringan terhadap *karakteristik gendar cracker*. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan pola *faktorial* 3 x 3 untuk 3 (tiga) kali ulangan diikuti dengan uji *Duncan*. Variabel uji coba terdiri dari perbandingan pati dan gelatin cakar ayam (A) adalah a1 = tapioka: gelatin cakar ayam (60%: 40%), a2 = tapioka: gelatin cakar ayam (65%: 35%), dan a3 = tapioka : gelatin cakar ayam (70%: 30%). Variasi suhu pengeringan (B), adalah b1 (60 ° C), b2 (70 ° C), dan b3 (80 ° C). Konsep respon terdiri dari respon *organoleptik* (warna, aroma, rasa, *tekstur*, dan kerenyahan), respon kimia (pengujian kadar air, kandungan protein, dan kandungan pati), dan respon fisik (% Peningkatan *Volume* pengembangan). Hasil penelitian menunjukkan variasi tepung tapioka dan gelatin cakar ayam (A) berpengaruh terhadap kadar protein dan keripik pati gendar kandungan. *Temperatur* pengeringan (B) mempengaruhi *tekstur*, kandungan protein, dan % peningkatan *volume* pengembangan kerupuk gendar. Interaksi antara *rasio* variasi tepung tapioka dengan gelatin cakar ayam (A) dan suhu pengeringan (B) mempengaruhi respon *organoleptik* aroma dan *tekstur*. Tapi, tidak berpengaruh pada respons kimia dan fisika. (Nuralifah 2016)

E. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah menentukan perbandingan *Amilum* dengan gelatin untuk menghasilkan Viskositas yang baik. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *Amilum Manihot*, *Amilum Maydis* dan *Amilum Solani* terhadap Viskositas gelatin sisik ikan bandeng?
2. Mengetahui perbandingan gelatin sisik ikan bandeng (*Chanos chanos* Forsk) dengan *Amilum* (*Amilum Manihot*, *Amilum Maydis* dan *Amilum Solani*) yang paling optimum menghasilkan gelatin Modifikasi dengan Viskositas yang baik ?

3. *Manfaat Penelitian*

1. Dari hasil penelitian diharapkan mampu memberikan data informasi tentang perbandingan gelatin dan *Amilum* untuk menghasilkan Viskositas yang baik.
2. Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber data ilmiah atau rujukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Viskositas gelatin.



BAB II


TINJAUAN TEORITIS

A. Uraian Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

1. Klasifikasi Ikan Bandeng

Menurut Badan Sandar Indonesia (2013) ikan bandeng adalah jenis ikan yang secara taksonomi termasuk taksonomi *Chanos chanos*, Forsk dan hidup di perairan tropis indo pasifik klasifikasi ikan bandeng adalah sebagai berikut:

Kingdom : Animalia
Phylum : Vertebrata
Sub phylum : Craniata
Class : Teleostomi
Sub Class : Acitinopterygii
Ordo : Malacopterygii
Family : Chanidae
Genus : *Chanos* (Lacepede 1803)
Species : *Chanos chanos* (Forsk, 1775)



Gambar 1: Ikan Bandeng (*Chanos chanos*) (Indonesia and Nasional 2014)

2. Deskripsi dan Morfologi Ikan Bandeng

Ikan bandeng dalam bahasa latin merupakan *Chanos chanos*, bahasa inggris milkfish, dan dalam bahasa Bugis Makassar Bale Bolu, pertama kali

ditemukan oleh seseorang yang bernama Dane Forsskal pada tahun 1925 di laut merah. Secara eksternal ikan bandeng mempunyai bentuk kepala mengecil dibandingkan lebar dan panjang badannya, matanya tertutup oleh selaput lendir (*adipose*). Kepala tanpa sisik, mulut kecil terletak diujung kepala dan rahang tanpa gigi dan lubang hidung terletak didepan mata (Sudrajat, 2008).

Ikan bandeng mempunyai tubuh yang memanjang dan pipih serta berbentuk torpedo. Mulut ikan bandeng agak runcing, ekor bercabang dan bersisik halus. Ikan bandeng termasuk ikan pemakan segala (*omnivora*), di habitat aslinya ikan bandeng memiliki kebiasaan mencari makanan dari lapisan atas dasar laut, berupa tumbuhan *mikroskopis*. (Tim perikanan 2014)

3. Habitat Dan Penyebaran Ikan Bandeng

Habitat asli ikan bandeng adalah di laut, kemudian dikembangkan hingga dapat dipelihara pada air payau. Ikan bandeng ditemukan hidup di Samudra Hindia serta Samudra Pasifik, hidup secara bergerombol dan banyak ditemukan di perairan sekitar pulau-pulau dengan dasar karang. Ikan bandeng pada masa muda hidup di laut selama 2 – 3 minggu, kemudian berpindah ke rawa-rawa bakau, daerah payau. Setelah dewasa, bandeng kembali ke laut untuk berkembang biak. (Tim perikanan 2014)

Daerah penyebaran ikan bandeng adalah di perairan *tropis* dan *subtropis* Indo- Pasifik mulai dari laut merah dan bagian tenggara Afrika sampai Mexico. Di Indonesia daerah penyebaran ikan bandeng, banyak ditemukan di perairan pantai Timur Sumatera, Utara Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Budidaya ikan bandeng di Indonesia telah dikenal sejak abad XII, dibudidayakan di tambak-tambak air payau di Pulau Jawa. Budidaya bandeng di Taiwan selain pada tambak dangkal juga dilakukan pada tambak dalam (1--2 m) dengan menggunakan teknologi maju. (Johan, Sudradjat, and Hadie 2009).

Ikan bandeng adalah salah satu komoditas unggul di provinsi Sulawesi selatan, didukung oleh rasa daging yang enak dan nilai gizi yang tinggi (Syamsuddin, 2010), ikan bandeng selain menjadi makanan bernilai gizi, juga telah menjadi komoditas *ekspor* di Taiwan dan Tiongkok sebagai umpan ikan tuna dan cakalang (Tim perikanan 2014).

4. Sisik Ikan Bandeng

Sisik ikan merupakan jaringan yang mengandung *osteoblast* dan *osteoclast* seperti yang ditemukan pada tingkat vertebrata yang lebih tinggi. Namun, regulasi aktivitas sel dalam jaringan masih sedikit diketahui (Rotlant *et al.* 2005). Sisik juga mempunyai *karakteristik* yang ditemukan dalam struktur-struktur lain seperti Sisik, gigi, dan urat daging yang bermineral. Semua bahan ini sebagian besar dibentuk oleh suatu komponen organik (yaitu *kolagen*), suatu komponen mineral (yaitu *hydroxyapatite*) dan air (Torres *et al.* 2007). Susunan sisik yang seperti genting akan mengurangi gesekan dengan air sehingga ikan dapat berenang dengan lebih cepat. Bagian sisik yang menempel ke tubuh kira-kira separuhnya. Penempelannya tertanam ke dalam sebuah kantung kecil di dalam *dermis*. Bagian yang tertanam pada tubuh disebut *anterior*, transparan dan tidak berwarna. Bagian yang terlihat adalah bagian belakang (*posterior*), berwarna karena mengandung butir-butir pigmen (*kromatofor*). Sisik ikan bandeng yang masih hidup berwarna perak, mengkilap pada seluruh tubuhnya. Pada bagian punggungnya berwarna kehitaman atau hijau kekuningan atau kadang-kadang *albino*, dan bagian perutnya berwarna perak serta mempunyai sisik lateral dari bagian depan sampai sirip ekor. Berdasarkan bentuk dan kandungan bahan, sisik ikan dibedakan menjadi lima jenis yakni *plakoid*, *kosmoid*, *ganoid*, *sikloid* dan *stenoid* (Rahardjo *et al.* 1988). Bentuk sisik ikan bandeng adalah *sikloid* yaitu sisik memiliki garis-garis melingkar. Sisik *sikloid* memiliki Sisik lamella tipis yang tembus cahaya serta berbentuk oval

(Mahardono, 1979). Sisik ikan banyak mengandung senyawa organik antara lain protein sebesar 41-84% berupa *kolagen* dan *ichtylepidin*.

Berdasarkan penelitian Nagai et.al (2004), komponen yang terdapat pada sisik ikan antara lain adalah 70% air, 27% protein, 1% lemak, dan 2% abu. Sisik ikan berpotensi untuk menjadi sumber alternatif *kolagen* selain dari kulit dan Sisik hewan ternak, yang menarik banyak perhatian dibidang kosmetik dan kesehatan.

Menurut USDA National Nutrient Database for Standard Reference (2009), ikan bandeng mempunyai nutrisi yang lengkap, terdiri dari proksimat, mineral lemak dan *asam amino* yang bermanfaat bagi pemenuhan nutrisi manusia

Tabel 1. Nutrisi ikan bandeng (USDA National Nutrient Database for Standard Reference, 2009)

Nutrisi	Units	Nilai 100/g
Proksimat		
Air	g	70.85
Energi	kcal	148
Energi	kJ	619
Protein	g	20.53
Lemak	g	6.73
Abu	g	1.14
<i>Karbohidrat</i>	g	0.00
Fiber, total diet	g	0.0
Minerals		
<i>kalsium</i> , Ca	mg	51
Besi, Fe	mg	0.32
Magnesium, Mg	mg	30
<i>Fosfor</i> , P	mg	162
Kalium, K	mg	292
Natrium, Na	mg	72
Seng, Zn	mg	0.82
Tembaga, Cu	mg	0.034
Mangan, Mn	mg	0.020
Selenium, Se	mcg	12.6
Vitamins		
Vitamin C	mg	0.0
Thiamin	mg	0.013
Riboflavin	mg	0.054
Niacin	mg	6.440

Pantothenic acid	mg	0.750
Vitamin B-6	mg	0.423
Folate, total	mcg	16
Asam folat	mcg	0
Folate, food	mcg	16
Folate, DFE	mcg_D	16
Vitamin B-12	mcg	3.40
Vitamin A, RAE	mcg_R	30
Retinol	mcg	30
Vitamin A, IU	IU	100
Lemak		
Asam lemak, total saturated	g	1.660
Asam lemak, total monounsaturated	g	2.580
Asam lemak, total polyunsaturated	g	1.840
Kolesterol	mg	52
Asam amino		
Tryptophan	g	0.230
Threonin	g	0.900
Isoleusin	g	0.946
Leusin	g	1.669
Lisin	g	1.886
Methionin	g	0.608
Sistin	g	0.220
Phenylalanin	g	0.802
Tyrosin	g	0.693
Valin	g	1.058
Arginin	g	1.229
Histidin	g	0.604
Alanine	g	1.242
Asam aspartat	g	2.102
Asam glutamat	g	3.065
Glisin	g	0.986
Proline	g	0.726
Serin	g	0.838

Kriteria *kulaitatif* untuk jenis ikan bandeng menurut Badan Standar Indonesia ikan berasal dari induk dari alam atau hasil budidaya yang telah melalui proses seleksi, warnanya keperakan dan pada bagian punggung berwarna kehijauan, pada bagian tubuh terdapat garis gurat sisi yang memanjang dari ujung insang sampai pangkal ekor bersisik penuhmulut relatif kecil dan bergerigi sirip dubur terletak jauh dibelakang sirip punggung, organ tubuh lengkap tidak cacat, tidak tampak kelainan bentuk, sehat dan bebas penyakit, bergerak aktif lincah

berenang normal pada kolam dan menyongsong arus serta sangat *responsive* terhadap pakan yang diberikan (Badan Standar Indonesia,2013)

B. Uraian Gelatin

Nama resmi gelatin adalah GELATINUM. Pemerian adalah berupa lembaran, kepingan, serbuk atau butiran, tidak berwarna atau kekuningan pucat, bau dan rasa lemah. Kelarutannya yaitu jika direndam dalam air mengembang dan menjadi lunak, berangsur-angsur menyerap air 5 sampai 10 kali bobotnya, larut dalam air panas dan jika didinginkan berbentuk gundir, tidak larut dalam *etanol* (95%) P, dalam *kloroform* P dan dalam *eter* P, larut dalam campuran *gliserol* P dan air, jika dipanaskan lebih mudah larut, larut dalam *asam asetat* P. Larut dalam *gliserin*, asam, dan basa meskipun asam kuat atau *alkalis* dapat menyebabkan pengendapan (Rowe 2009)

Kualitas gelatin dari ikan di bedakan berdasarkan dari kekuatan keelastisan dan kestabilan suhu atau suhu menggel dan melebur, ciri-ciri fisik tidak bisa terlalu tinggi untuk gelatin yang diekstrak dari hewan. Bagi beberapa waktu yang lama gelatin yang berasal dari laut atau hewan laut menunjukkan angka *rheologi* yang baik dan dalam kasus ini untuk jenis ikan perairan dingin atau dalam. Di beberapa kasus ikan penghasil gelatin tidak begitu banyak digunakan tapi kualitas yang dihasilkan hampir mendekati kualitas gelatin dari mamalia, tergantung dari spesies ikan dan metode atau proses *Ektraksinya* (Gomez-Estaca, 2009).

Adapun sifat secara umum dan kandungan unsur-unsur mineral tertentu dalam gelatin dapat digunakan untuk menilai mutu gelatin dan standar mutu gelatin menurut SNI (Standar Nasional Indonesia) dapat dilihat pada Tabel 1 (SNI, 2013).

Tabel 2. Standar Mutu Gelatin (Badan Sandar Indonesia, 2013)

<i>Karakteristik</i>	<i>Syarat</i>
Warna	Tidak Berwarna
Bau, Rasa	Normal (dapat diterima konsumen)
Kadar Air	Maksimum 16%
Kadar Abu	Maksimum 3,25%
Logam Berat	Maksimum 50 mg/kg
Arsen	Maksimum 2 mg/kg
Tembaga	Maksimum 30 mg/kg
Seng	Maksimum 100 mg/kg
Sulfit	Maksimum 1000 mg/kg

Gelatin secara kimiawi diperoleh melalui rangkaian proses *hidrolisis kolagen* yang terkandung dalam kulit. Protein *kolagen* ini secara ilmiah dapat dirubah untuk *dikonversi* menjadi gelatin. Gelatin secara kimiawi diperoleh melalui rangkaian proses *hidrolisis kolagen* yang terkandung dalam kulit, sisik dan Sisik. Reaksi yang terjadi adalah :



Gambar 3. Reaksi pembentukan gelatin (Miwada and Simpen 2007)

Gelatin tersusun dari 18 *asam amino* yang saling terikat, terdiri dari *asam aspartat, asam glutamat, serin, velin, tirosin, lisin, arginin, glisin, histidin, hidrosiprolin, leusin, hidrosilisin, fenilalanin, prolin, alanin* dan *metionin*. Susunan *asam amino* gelatin berupa *triplet peptida* yaitu *Glisin-X-Y*, X adalah *asam amino prolin* dan Y umumnya adalah *asam amino hidrosiprolin*. Senyawa gelatin merupakan suatu polimer linier yang tersusun oleh satuan terulang *asam amino glisin-prolin-prolin* dan *glisin-prolin-hidrosiprolin* yang bergabung membentuk rangkaian *polipeptida* tinggi (Suryani, Sulistiawati, and Fajriani 2009).

Gelatin adalah salah satu biopolimer yang paling umum. Ini adalah protein berserat *didenaturasi* yang diperoleh baik oleh *hidrolisis* asam parsial (tipe A gelatin) atau secara parsial *hidrolisis* basa (tipe B gelatin) hewan *kolagen* (Karim

dan Bhat, 2008; Cheng et al., 2012). Karena sifatnya yang unik, gelatin secara luas digunakan dalam farmasi, makanan dan kosmetik industri (Zhang et al., 2009; Hashim et al., 2010).

Dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai bahan utama dalam kapsul gelatin keras atau lunak, sebagai material *matriks biodegradable* dalam pengiriman implant sistem, sebagai pengikat dalam tablet dan sebagai *matriks* dalam mikroenkapsulasi obat (Rowe et al., 2009). Di industri makanan, telah digunakan sebagai bahan dalam jeli, makanan penutup, *aspics*, produk susu seperti *yogurt*, es krim, makanan penutup dan manisan seperti *marshmallow* (Venien dan Leveux, 2005).

Dalam proses *preparasi* sampel gelatin dilakukan beberapa tahap pengolahan yaitu:

1. Degreasing

Sisik ikan bandeng yang telah diperoleh, dilakukan proses pencucian atau pembersihan. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada Sisik. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan memanaskan Sisik ikan bandeng dengan air mendidih selama 1 jam, selanjutnya Sisik ikan bandeng ditiriskan dan dihaluskan dengan cara *diblender* untuk memperluas permukaan (Huda, 2013; 70-75).

2. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan proses penghilangan *kalsium* dan garam-garam mineral yang terdapat didalam Sisik sehingga Sisik yang dihasilkan menjadi lunak atau disebut *ossein* yang terdapat *kolagen* didalamnya. Sampel Sisik ikan bandeng terlebih dahulu direndam larutan *asam asetat* 1 N selama 8 jam hingga terbentuk *ossein*, kemudian dicuci dengan menggunakan air suling hingga pH nya netral (Huda, 2013; 70-75).

3. Ekstraksi

Ekstraksi dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti *Ekstraksi* asam basa maupun dengan *instrumen*. Belakangan ini telah dilakukan penelitian pembuatan gelatin dengan metode *Ekstraksi* menggunakan *instrumen* untuk melihat pengaruhnya terhadap kualitas gelatin yang dihasilkan, *instrumen* yang digunakan seperti *sonikator*, *microwave*, pengeringan beku (*Freeze Dryng*) dan *autoklaf*. *Autoklaf* merupakan suatu bejana yang dapat ditutup, yang diisi oleh uap panas dengan tekanan tinggi. Suhu didalamnya dapat mencapai 115°C hingga 125°C dan tekanan uapnya mencapai 2 – 4 atm. Alat tersebut merupakan ruang uap berdinding rangkap yang diisi dengan uap jenuh bebas udara dan dipertahankan pada suhu serta tekanan yang ditentukan selama periode waktu yang dikehendaki. Agar penggunaan *autoklaf* efektif, uap air harus dapat menembus setiap proses yang berjalan didalamnya. Oleh karena itu, *autoklaf* tidak boleh terlalu jenuh, agar uap air benar-benar menembus semua area. *Ossein* yang ber-pH netral dimasukkan ke dalam *beaker glass* dan ditambahkan air suling, perbandingan *ossein* dengan air suling adalah 1 : 4 (b/v). Dinyalakan *autoklaf* dengan menekan tombol ON, sampel dimasukkan kedalam 2 wadah dengan penambahan masing-masing 500 ml air suling. Setelah itu, disimpan dan disusun rapi dalam tempat penampungan lalu dimasukkan kedalam alat *autoklaf*. *Autoklaf* kemudian ditutup rapat dan diatur suhu dan waktu pemanasan pada alat. Suhu yang digunakan adalah 121 °C selama 1 jam. Setelah selesai, dikeluarkan dari tempat penampungan.

4. Pengeringan

Sampel yang telah *diekstraksi* dengan *autoklaf* kemudian disaring dengan menggunakan kain *Flanel* berlapis 4 dengan bentuk *corong* dan *erlenmeyer*. Cairan pekat gelatin yang diperoleh dari *Ekstraksi* kemudian dikeringkan dengan

menggunakan pemanasan dalam *oven* pada suhu 60°C selama 48 jam, setelah kering gelatin yang terbentuk kemudian di ambil ditimbang.

C. Uraian Amilum

Starch (pati) atau *Amilum* merupakan *karbohidrat* kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Pati merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan *glukosa* (sebagai produk *fotosintesis*) dalam jangka panjang. Sumber utama pati di Indonesia adalah beras disamping itu dijumpai beberapa sumber pati lainnya yaitu : jagung, kentang, tapioka, sagu, gandum, dan lain-lain. Hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting (*Wikipedia* Indonesia). Menurut *Wikipedia* Indonesia, pati tersusun dari dua macam *karbohidrat*, *amilosa* dan *amilopektin*, dalam komposisi yang berbeda-beda. *Amilosa* memberikan sifat keras sedangkan *amilopektin* menyebabkan sifat lengket. *Amilosa* memberikan warna ungu pekat pada tes *iodin* sedangkan *amilopektin* tidak bereaksi. Pati digunakan sebagai bahan yang digunakan untuk memekatkan makanan cair seperti sup dan sebagainya. Dalam industri, pati dipakai sebagai komponen perekat, campuran kertas dan tekstil, dan pada industri kosmetika. Dalam bentuk aslinya secara alami pati merupakan butiran-butiran kecil yang sering disebut *granula*. Bentuk dan ukuran *granula* merupakan *karakteristik* setiap jenis pati, karena itu digunakan untuk identifikasi (Hill dan Kelley, 1942). Selain ukuran *granula* *karakteristik* lain ialah bentuk, keseragaman *granula*, lokasi *hilum*, serta permukaan *granulanya* (Parasitologi Untuk Keperawatan 2009) Pati tersusun paling sedikit oleh tiga komponen utama yaitu *amilosa*, *amilopektin* dan material antara seperti, protein dan lemak (Bank dan Greenwood, 1975). Umumnya pati mengandung 15-30% *amilosa*, 70-85% *amilopektin* dan 5-10% material antara. Struktur dan jenis material antara tiap sumber pati berbeda tergantung sifat-sifat

botani sumber pati tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa pati biji-bijian mengandung bahan antara yang lebih besar dibandingkan pati batang dan pati umbi (Greenwood, 1975). Sifat *birefringence* dari *granula* pati adalah sifat *merefleksikan* cahaya *terpolarisasi* sehingga di bawah *mikroskop* terlihat hitam-putih. Pada waktu *granula* mulai pecah sifat *birefringence* ini akan hilang. Kisaran suhu yang menyebabkan 90% butir pati dalam air panas membengkak sedemikian rupa sehingga tidak kembali ke bentuk normalnya disebut “*Birefringence End Point Temperature*” atau disingkat BEPT (Winarno, 1984).

Secara *mikroskopik* terlihat bahwa *granula* pati dibentuk oleh *molekul-molekul* yang membentuk lapisan tipis yang tersusun terpusat. *Granula* pati bervariasi dalam bentuk dan 7 ukuran, ada yang berbentuk bulat, oval, atau bentuk tak beraturan demikian juga ukurannya, mulai kurang dari 1 mikron sampai 150 mikron ini tergantung sumber patinya


Bentuk butiran pati secara fisik berupa *semikristalin* yang terdiri dari unit kristal dan unit amorf (Bank dan Greenwood, 1975). Unit kristal lebih tahan terhadap perlakuan asam kuat dan *enzim*. Bagian amorf dapat menyerap air dingin sampai 30% tanpa merusak struktur pati secara keseluruhan (Hodge dan Osman, 1976). Sampai saat ini diduga bahwa *amilopektin* merupakan komponen yang bertanggung jawab terhadap sifat-sifat kristal dari *granula* pati (Bank, 1973).

Pemeriksaan dengan *polirizing microscope* memperlihatkan bahwa pati dengan *amilopektin* tinggi tetap memperlihatkan pola *birefringen*-nya seperti pati normal, sementara pati dengan kandungan *amilosa* yang tidak tinggi dan tidak memperlihatkan pola seperti dari normal (Ebookpangan, 2006).

1. *Amilosa*


Menurut *Wikipedia* Indonesia, *amilosa* merupakan *polisakarida*, polimer yang tersusun dari *glukosa* sebagai monomernya. Tiap-tiap monomer terhubung dengan

ikatan 1,4- glikosidik. *Amylose* merupakan polimer tidak bercabang yang bersama-sama dengan *amilopektin* menjadi komponen penyusun pati. Dalam masakan, *amilosa* memberi efek keras bagi pati atau tepung.



Gambar 2 Amilopektin

Menurut *Wikipedia Indonesia*, *amilopektin* merupakan *polisakarida* yang tersusun dari monomer *G-glukosa*. *Amilopektin* merupakan *molekul raksasa* dan mudah ditemukan karena menjadi satu dari dua senyawa penyusun pati, bersama-sama dengan *amilosa*. Walaupun tersusun dari monomer yang sama, *amilopektin* berbeda dengan *amilosa*, yang terlihat dari karakteristik fisiknya. Secara struktural, *amilopektin* terbentuk dari rantai *glukosa* yang terikat dengan ikatan 1,4-*glikosidik*, sama dengan *amilosa*. Namun demikian, pada *amilopektin* terbentuk cabang-cabang (sekitar tiap 20 mata rantai *glukosa*) dengan ikatan 1,6-*glikosidik*. *Amilopektin* tidak larut dalam air. Dalam produk makanan *amilopektin* bersifat merangsang terjadinya proses mekar (*puffing*) dimana produk makan yang berasal dari pati yang kandungan *amilopektin*nya tinggi akan bersifat ringan, porus, garing dan renyah. Kebalikannya pati dengan kandungan *amilosa* tinggi, cenderung menghasilkan produk yang keras, pejal, karena proses mekarnya terjadi secara terbatas



Gambar 3 : Amilopektin

Fraksi amilosa dan amilopektin berada dalam *granula pati*. Kedua *fraksi* tersebut dapat dipisahkan dalam air panas. *Fraksi* terlarut disebut *amilosa* karena banyak mengandung gugus *hidroksil* dan membentuk lapisan transparan apabila dipanaskan dalam air sedangkan *fraksi* tidak larut dan cenderung tidak terjadi *retrogradasi* disebut *amilopektin*.

Pati alami biasanya mengandung *amilopektin* lebih banyak daripada *amilosa*. Perbandingan *amilosa* dan *amilopektin* pada pati dapat mempengaruhi sifat pati. *Rasio* antara *amilosa* dan *amilopektin* berpengaruh terhadap sifat kelarutan dan derajat gelatinisasi pati. Semakin rendah *amilosa* yang terkandung dalam pati, maka pati akan semakin kental, begitu pula sebaliknya. Kandungan *amilopektin* yang tinggi menyebabkan *tekstur* sumber pati lebih lunak dengan rasa yang enak. Berdasarkan kandungan *amilosa* dan *amilopektin*, pati digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu *high-amilose maize starch*, *waxy maize starch*, dan *normal starch*. Menurut Stoddard (1999), pati normal mengandung *amilosa* berkisar antara 17-21% sedangkan *amilopektin* berkisar antara 79-83%. Untuk pati tipe *waxy-maize* memiliki kandungan *amilopektin* yang melebihi 99% hingga 100% sedangkan pati tipe *high-amilose* memiliki kandungan *amilosa* yang lebih tinggi sekitar 70% (Wirawan 2011)

Pati terdiri atas butiran-butiran kecil yang disebut *granula*. *Granula* pati memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda tergantung sumbernya. *Amilosa* dan *amilopektin* merupakan *fraksi* yang terdapat dalam tiap *granula* pati. *Granula* pati menentukan *karakteristik* fisik pati dan pengaplikasian yang cocok dalam produk pangan. Ukuran *granula* juga menjadi salah satu faktor yang menentukan suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi adalah suhu dimana suspensi pati dipanaskan hingga mengembang dan membentuk gel. Ukuran *granula* berpengaruh pada mutu pati yang dihasilkan dalam skala industri. Ukuran *granula* pati juga mempengaruhi proses produksi Modifikasi pati saat dihidrolisis. Ukuran *granula* pati yang kecil menyebabkan proses *hidrolisis* secara asam maupun *enzimatis* lebih efektif dan memiliki kecepatan reaksi yang lebih baik dibandingkan ukuran *granula* yang besar.

2. Modifikasi Pati

Pati terModifikasi adalah pati yang gugus *hidroksilnya* telah diubah lewat suatu reaksi kimia (*asetylasi, esterifikasi, sterifikasi* atau *oksidasi*) atau dengan mengganggu struktur asalnya (Fleche, 1985). Sedangkan menurut Glicksman (1969) dalam ebook pangan, pati diberi perlakuan tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan sifat yang lebih baik untuk memperbaiki sifat sebelumnya atau untuk merubah beberapa sifat sebelumnya atau untuk merubah beberapa sifat lainnya. Perlakuan ini dapat mencakup penggunaan panas, asam, *alkali*, zat *pengoksidasi* atau bahan kimia lainnya yang akan menghasilkan gugus kimia baru dan atau perubahan bentuk, ukuran serta struktur *molekul* pati.

Beberapa metode yang dapat meModifikasi pati antara lain Modifikasi dengan pemuliaan tanaman, *konversi* dengan *hidrolisis, cross linking*, derivatisasi secara kimia, merubah menjadi sirup dan gula dan perubahan sifat-sifat fisik (Furia, 1968) dalam penelitian Murwani. Modifikasi dengan *konversi* dimaksudkan untuk

mengurangi Viskositas dari pati mentah hingga dapat dimasak dan digunakan pada konsentrasi yang lebih tinggi, pati akan lebih mudah larut dalam air dingin dan memperbaiki sifat kecenderungan pati untuk membentuk gel atau pasta (Furia, 1968) dalam penelitian Murwani. Pati yang telah terModifikasi akan mengalami perubahan sifat yang dapat disesuaikan untuk keperluan-keperluan tertentu. Sifat-sifat yang diinginkan adalah pati yang memiliki Viskositas yang stabil pada suhu tinggi dan rendah, daya tahan terhadap shearing mekanis yang baik serta daya pengental yang tahan terhadap kondisi asam dan suhu sterilisasi (Wirakartakusuma, et al., 1989). Teknik Modifikasi dapat dibagi dalam tiga tipe yaitu Modifikasi sifat *rheologi*, Modifikasi dengan *stabilisasi*, dan Modifikasi spesifik. Termasuk dalam Modifikasi sifat *rheologi* adalah *depolimerisasi* dan ikatan silang. Proses depolimerasi akan menurunkan Viskositas dan karena itu dapat digunakan pada tingkat total padatan yang lebih tinggi. Cara yang dapat dilakukan meliputi *dekstrinisasi*, *konversi* asam, dan *konversi* basa dan *oksidasi*. Penelitian Murwani (1989) memperlihatkan bahwa Modifikasi asam dan oksidan dapat menurunkan Viskositas pati jagung. Sifat pati terModifikasi yang dihasilkan dipengaruhi oleh pH, suhu *inkubasi* dan konsentrasi pati yang digunakan selama proses Modifikasi. Sedangkan teknik ikatan silang akan membentuk jembatan antara rantai *molekul* sehingga didapatkan jaringan *makro molekul* yang kaku. Cara ini akan merubah sifat *rheologi* dari pati dan sifat resistensinya terhadap asam.

Pati singkong merupakan salah satu pati yang berpotensi dikembangkan sebagai agen pembuih (*foaming agent*) dengan kandungan patinya tinggi yaitu 85%. Singkong (*Manihot esculenta*) merupakan salah satu sumber daya lokal yang ketersediannya melimpah di Indonesia yang termasuk golongan *secondary crops* (komoditi kelas dua) setelah beras. Singkong (*Manihot esculenta*) juga merupakan tanaman yang sangat mudah dibudidayakan secara massal, proses penanamannya

tidak terlalu sulit, dan bahkan tanaman ini sangat kebal terhadap serangan hama penyakit. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pati singkong untuk dijadikan sebagai agen pembuih dengan *me*Modifikasi sifat pati alami singkong menjadi *ter*Modifikasi melalui proses Modifikasi pati secara *enzimatis*. *Maltodekstrin* dapat digunakan sebagai agen pembuih dalam *formulasi marshmallow* yang merupakan salah satu fungsi gelatin sebagai agen pembuih dan merupakan salah satu sifat *fungsi*ional gelatin untuk permukaan produk (Santoso, Surti, and Sumardianto 2015)

3. Kadar pati


Pati merupakan *homopolimer glukosa* dengan ikatan α -*glikosidik*. Berbagai macam pati tidak sama sifatnya tergantung dari panjang rantai C-nya, serta apakah lurus atau bercabang rantai *molekulnya*. Pati terdiri dari dua *fraksi* yang dapat dipisahkan dengan air panas. *Fraksi* terlarut disebut *amilosa* dan *fraksi* tidak larut disebut *amilopektin*. *Amilosa* mempunyai struktur lurus dengan ikatan α -(1,4)-D-*glukosa*, sedang *amilopektin* mempunyai cabang dengan ikatan α -(1,4)-D-*glukosa* sebanyak 4-5% dari berat total

4. *Amilum Solani*

Kentang (*Solanum tuberosum*) berasal dari negara beriklim dingin (Belanda, Jerman) (Evans dan Trease, 2010). Di Indonesia, kentang sudah dikenal sejak sebelum perang dunia II. Kentang tidak termasuk bahan makanan pokok Indonesia, tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun karena banyaknya wisatawan asing yang tinggal di Indonesia (Kusomo, 1985). Menurut Pitojo (2008), dalam taksonomi tumbuh-tumbuhan, kentang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta
 Kelas : Dicotyledonae
 Ordo : Tubiflorae
 Famili : Solanaceae
 Genus : Solanum
 Spesies : *Solanum tuberosum* L.



Gambar 4 : Kentang *Solanum tuberosum* L.

Kentang termasuk tanaman setahun (*annual*) yang berbentuk semak (*herba*), dengan susunan tubuh utama terdiri dari *stolon*, umbi, batang, daun, bunga, buah dan akar. Kentang mempunyai nama yang amat beragam, di antaranya *potato* (Inggris), *ardappel* (Belanda), *kartoffel* (Jerman), *patata* (Spanyol) dan *pomme de terre* (Perancis). Di Indonesia, kentang dikenal dengan beberapa nama daerah, di antaranya *kumeli* (Jawa Barat), *kuweli* (Jawa Tengah), *kantang* (Minangkabau), *gantang* (Aceh), *gadung leper* (Lampung), *ubi kumanden* (Palembang) dan *keteki jawa* (Sumba) (Setiadi dan Nurulhuda, 2008).

Melihat kandungan gizinya, kentang merupakan sumber utama *karbohidrat*, sebagai sumber utama *karbohidrat*, kentang sangat bermanfaat untuk meningkatkan energi di dalam tubuh, sehingga manusia dapat melakukan aktivitas.

Di samping itu, *karbohidrat* sangat penting untuk meningkatkan proses *metabolisme* tubuh, seperti proses pencernaan, dan pernafasan. Zat protein dalam tubuh manusia bermanfaat untuk membangun jaringan tubuh, seperti otot-otot dan daging dan sebagai sumber lemak kentang dapat meningkatkan energi. Kandungan gizi lainnya seperti zat *kalsium* dan *fosfor* bermanfaat untuk membangun jaringan tubuh, seperti otot-otot dan daging, sedangkan sebagai sumber lemak kentang dapat meningkatkan energi (Samadi, 2011).

5. *Amilum Maydis*

Jagung merupakan tanaman *serealia* yang paling produktif di dunia, sesuai ditanam di wilayah bersuhu tinggi, dan pematangan tongkol ditentukan oleh akumulasi panas yang diperoleh tanaman. Luas pertanaman jagung di seluruh dunia lebih dari 100 juta ha, menyebar di 70 negara, termasuk 53 negara berkembang. Penyebaran tanaman jagung sangat luas karena mampu beradaptasi dengan baik pada berbagai lingkungan. Jagung tumbuh baik di wilayah *tropis* hingga 50°LU dan 50°LS, dari dataran rendah sampai ketinggian 3.000 m di atas permukaan laut (dpl), dengan curah hujan tinggi, sedang, hingga rendah sekitar 500 mm per tahun (Dowswell et al. 1996).

Pusat produksi jagung di dunia tersebar di negara *tropis* dan *subtropis*. Tanaman jagung tumbuh optimal pada tanah yang gembur, *drainase* baik, dengan kelembaban tanah cukup, dan akan layu bila kelembaban tanah kurang dari 40% kapasitas lapang, atau bila batangnya terendam air. Pada dataran rendah, umur jagung berkisar antara 3-4 bulan, tetapi di dataran tinggi di atas 1000 m dpl berumur 4-5 bulan. Umur panen jagung sangat dipengaruhi oleh suhu, setiap kenaikan tinggi tempat 50 m dari permukaan laut, umur panen jagung akan mundur satu hari (Hyene 1987).

Jagung merupakan tanaman semusim *determinat*, dan satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80-150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan *vegetatif* dan paruh kedua untuk pertumbuhan generatif. Tanaman jagung merupakan tanaman tingkat tinggi dengan klasifikasi sebagai berikut:(Iriany, Yasin, and Takdir 2008)

Kingdom : Plantae
Divisio : Spermatophyta
Sub division : Angiospermae
Class : Monocotyledoneae
Ordo : Poales
Familia : Poaceae
Genus : Zea
Spesies : *Zea mays L.*



Analisis kimia biji jagung menunjukkan bahwa masing-masing *fraksi* mempunyai sifat yang berbeda. Dalam proses pengolahan dengan menghilangkan sebagian dari *fraksi* biji jagung akan mempengaruhi mutu gizi produk akhirnya. Informasi komposisi kimia tersebut sangat bermanfaat bagi industri pangan dalam menentukan jenis bahan dan proses yang harus dilakukan agar diperoleh mutu

produk akhir sesuai dengan yang diinginkan beriku tabel kandungan kimia jagung:

(Suarni 2009)

Komponen	Biji utuh	Endosperma	Lembaga	Kulit ari	Tip cap
Protein (%)	3,7	8,0	18,4	3,7	9,1
Lemak (%)	1,0	0,8	33,2	1,0	3,8
Serat kasar (%)	86,7	2,7	8,8	86,7	-
Abu (%)	0,8	0,3	10,5	0,8	1,6
Pati (%)	71,3	87,6	8,3	7,3	5,3
Gula (%)	0,34	0,62	10,8	0,34	1,6

Sumber: Inglett (1987)

6. *Amilum Manihot*


Singkong berasal dari benua Amerika, tepatnya Brasil dan Paraguay. Penyebarannya hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia. . Singkong ditanam di wilayah Indonesia sekitar tahun 1810 yang diperkenalkan oleh orang Portugis dari Brazil. Singkong merupakan tanaman yang penting bagi negara beriklim *tropis* seperti Nigeria, Brazil, Thailand, dan juga Indonesia. Keempat Negara tersebut merupakan negara penghasil singkong terbesar di dunia (Soelistijono, 2006).

Singkong tergolong tanaman yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat. Tumbuhan ini berdasarkan klasifikasi ilmiahnya tergolong dalam keluarga besar Euphorbiaceae dengan nama latin *Manihotesculenta*. Adapun klasifikasi singkong (Euphorbiaceae) sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
 Divisi : Spermatophyta
 Sub divisi : Angiospermae
 Kelas : Dicotyledoneae
 Ordo : Euphorbiales
 Famili : Euphorbiaceae

Genus : *Manihot*

Spesies : *Manihot utilissima* (Soelistijono, 2006).



Gambar 5: Kentang *Manihot utilissima*

7. Penetapan Viskositas

Kekentalan adalah sifat cairan yang berhubungan erat dengan hambatan untuk mengalir. Kekentalan didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan untuk menggerakkan secara berkesinambungan suatu permukaan datar melewati permukaan datar lain dalam kondisi mapan tertentu bila ruang di antara permukaan tersebut diisi dengan cairan yang akan ditentukan kekentalannya. Kekentalan adalah tekanan geser dibagi dengan laju tegangan geser. Satuan dasarnya yaitu *poise*; namun oleh karena kekentalan yang diukur umumnya merupakan harga pecahan *poise*, maka lebih mudah digunakan satuan dasar *sentipoise* (1 *poise* = 100 *sentipoise*). Penentuan suhu sangat penting karena kekentalan berubah sesuai suhu. Secara umum Viskositas menurun dengan naiknya suhu. Bila skala kekentalan mutlak diukur dalam *poise* atau *sentipoise*, maka pada umumnya digunakan skala *kinematik* dalam stoke dan senti stoke (1 stoke = 100 *sentistoke*). Untuk memperoleh kekentalan *kinematik* dari kekentalan mutlak, kekentalan mutlak dibagi dengan dengan kerapatan cairan pada *temperatur* yang sama yaitu

kekentalan *kinematik* = (kekentalan mutlak)/kerapatan (Dirjen POM, 2014; 1561-1562).

Suatu jenis cairan yang mudah mengalir dapat dikatakan memiliki Viskositas yang rendah, dan sebaliknya bahan – bahan yang sulit mengalir dikatakan memiliki Viskositas yang tinggi. Pada hukum aliran Viskositas, *Newton* menyatakan hubungan antara gaya – gaya mekanika dari suatu aliran viskos sebagai geseran dalam (Viskositas) *fluida* adalah konstan sehubungan dengan gesekannya. Hubungan tersebut berlaku untuk *fluida Newtonian*, dimana perbandingan antara tegangan geser (τ) dengan kecepatan geser (g) nya konstan. Parameter inilah yang disebut dengan Viskositas. Adapun jenis cairan dibedakan menjadi dua tipe berdasarkan sifat alirannya (*rheologi*), yaitu cairan *newton* dan *non newton*.

1. Cairan *Newton*

Cairan *newtonian* adalah cairan yg Viskositasnya tidak berubah dengan berubahnya gaya irisan, ini adalah aliran kental (*viscous*) sejati. Cairan ini memiliki sifat aliran yang ideal Contohnya : Air, minyak, sirup, gelatin, dan lain-lain. Pada aliran *newton* hubungan antara *Shearing rate* (kecepatan tekanan) dan *Rate of shear* (besarnya tekanan) adalah linear dengan suatu tetapan yang dikenal dengan koefisien Viskositas.

2. Cairan *Non-Newtonian*

Pada cairan ini memiliki sifat aliran dimana hubungan antara *Shearing rate* (kecepatan tekanan) dan *Rate of shear* (besarnya tekanan) tidak memiliki hubungan linear, sehingga Viskositasnya berubah-ubah tergantung tekanan yang diberikan. (Sinila, 2016; 67)

Pada penetapan kekentalan metode yang umum digunakan adalah meliputi penetapan waktu yang dibutuhkan oleh sejumlah cairan tertentu mengalir melalui

tabung kapiler. Banyak jenis viskometer tabung kapiler yang telah dirancang, tetapi viskometer Ostwald dan viskometer Ubbelohde adalah yang paling sering digunakan. Proses kalibrasi viskometer tipe kapiler dilakukan dengan cara menentukan konstanta viskometer k , untuk setiap viskometer dengan menggunakan minyak yang telah diketahui kekentalannya. Pada penelitian ini, viskometer yang digunakan untuk mengukur kekentalan sampel adalah viskometer Ostwald. Cara pemakaian viskometer Ostwald adalah dengan mengisi tabung dengan sejumlah tertentu sampel (atur suhu pada $20,0^{\circ} \pm 0,1^{\circ}$) sebagaimana dinyatakan oleh pabrik. Atur miniskus cairan dalam tabung kapiler hingga garis graduasi teratas dengan bantuan tekana atau pengisapan buka kedua tabung pengisi dan tabung kapiler agar cairan dapat mengalir bebas kedalam wadah melawan tekanan atmosfer. Catat waktu, dalam detik yang diperlukan cairan untuk mengalir dari batas atas hingga batas bawah tabung kapiler. Dihitung konstanta viskometer, k , dengan rumus :

$$k = \frac{v}{dt}$$

Dimana:

v = Kekentalan minyak yang diketahui dalam sentipoise

d = Bobot jenis minyak pada $20^{\circ} / 20^{\circ}$

t = Waktu mengalir dalam detik, dari batas atas hingga batas bawah dalam tabung kapiler

D. Tinjauan Islam

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang merupakan negara dengan jumlah penduduk pemeluk agama islam terbesar, oleh Karena itu penting untuk diperhatikan segala sesuatu yang menjadi sumber bahan kebutuhan masyarakat

Allah berfirman dalam QS Al- Maidah/5: 96.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah Yang kepada-Nya-lah kamu akan dikumpulkan. (Kementrian Agama : 250, 2012)

Karna redaksi ayat lalu berbicara tentang pemburuan secara umum tanpa menjelaskan apakah ia menyangkut binatang darat atau laut, melalui ayat ini dijelaskan-Nya bahwa: Dihalalkan bagi kamu berburu binatang buruan laut juga sungai dan danau atau tambak, dan makanannya yang berasal dari laut seperti ikan, udang, atau apapun yang hidup disana dan tidak dapat hidup didarat walau telah mati dan mengapung, adalah makanan lezat bagi kamu, baik bagi yang bertempat tinggal tetap di satu tempat tertentu dan juga bagi orang-orang yang dalam perjalanan dan diharamkan atas kamu menangkap atau membunuh binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan berihram dan atau berada ditanah haram walaupun berulang-ulang ihram itu kamu lakukan. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya-lah kamu akan dikumpulkan.

Sementara kamu memahami kata-kata binatang buruan laut dalam arti apa yang diperboleh dengan upaya dan yang dimaksud dengan makanannya adalah apa yang mengapung atau yang terdampar. Karna yang mengapung dan yang terdampar tidak lagi diperoleh dengan memburunya. Ada juga yang memahami kata maknanya dalam arti yang diasinkan dan dikeringkan.

Mazhab Abu Hanifah berpendapat bahwa yang halal dari binatang laut atau sungai hanya ikan saja, dan bahwa tidak dibenarkan memakan ikan yang mengapung, antara lain atas dasar bahwa ia adalah bangkai. Ulama lain

mengecualikan dari larangan memakan bangkai, bangkai ikan dan belalang, berdasarkan sabda Nabi SAW, tentang air laut bahwa:

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحَوْثُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa. (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Ayat diatas menegaskan sekali lagi larangan berburu binatang darat dalam keadaan berihram atau ketika berada di Tanah Haram. Pengulangan-pengulangan itu berlaku kapan saja dan sepanjang makna berihram disandang oleh seseorang, walupun telah berulang dia dalam keadaan berihram.

Agaknya, larangan berburu diatas, disamping untuk menghindarkan sedapat mungkin yang berihram dari mengganggu makhluk Allah sambil memberi penghormatan kepada Ka'bah dan Tanah Haram, juga karna daerah haram adalah daerah tandus, sedang penduduknya sangat mengandalkan pemburuan untuk jaminan hidup mereka. Jika dibenarkan bagi semua yang datang dari segala penjuru dan pada umumnya berihram itu melakukan pemburuan, dikhawatirkan akan punnah atau sangat berkurang binatang tersebut untuk kehidupan Tanah Haram

Hewan dan tumbuhan yang berasal dari laut tidak diragukan kehalalannya, berbeda dengan sumber yang lain karena kehalalannya masih bisa dipertanyakan, apakah sumbernya halal, diperoleh dengan cara yang halal, di kelola dengan cara yang halal. Hal-hal yang seperti ini sudah terhindar dengan penggunaan bahan baku atau sampel dari sisik ikan Bandeng. (Shihab,M.Quraisy 2002)

Allah berfirman dalam QS Al- Maidah/5: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّبَةُ وَالتَّيْلِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۗ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمٍ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, itu jadi dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Kementrian Agama:17, 2012)

Pada ayat ini, Allah swt. berfirman: Diharamkan oleh Allah bahkan siapa pun atas kamu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sah, juga darah yang mengalir sehingga tidak termasuk hati dan jantung, daging babi, yakni seluruh tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya, demikian juga daging hewan apa pun yang disembelih atas nama selain Allah dalam rangka ibadah atau menolak mudharat yang diduga dapat tercapai dengan menyembelohnya, dan diharamkan juga yang mati karena tercekik dengan cara atau alat apa pun, disengaja maupun tidak. Demikian juga yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali jika binatang-binatang halal yang mengalami apa yang disebut di atas belum sepenuhnya mati sehingga sempat kamu menyembelohnya. dan diharamkan juga bagimu apa yang disembelih atas atau untuk berhala-berhala, sehingga rasa apa pun berhala itu. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, yang demikian itu adalah kefasikan, yakni perbuatan yang mengantar pelakunya keluar dari koridor agama.

Pada hari ini, yakni ketika turunnya ayat ini pada tanggal 9 Dzul Hijah tahun ke sepuluh Hijrah ketika Nabi saw. melaksanakan Haji Wada, atau pada masa kini, orang-orang yang kafir, baik yang mantap kekufurannya maupun tidak, telah berputus asa untuk mengalahkan dan memudarkan agama yang kamubawa dan juga berputus asa untuk membendung masyarakat yang memeluknya dan sebab itu pula janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku semata-mata karena pada hari ini juga telah Ku- sempurnakan unuk kamu agama kamu, yakni telah Ku-turunkan semua yang kamu butuhkan dari prinsip-prinsip petunjuk agama yang berkaitan dengan halal dan haram sehingga tugas kamu hanya menjabarkan dan atau menganalogikannya, dan telah Ku-cukupkan kepada kamu nikmat-Ku, sehingga kamu tidak butuh lagi kepada petunjuk agama selainnya, dan telah Ku-ridhai Islam, yakni penyerahan diri sepenuhnya kepada-Ku menjadi agama bagi kamu. Maka barang siapa terpaksa, yakni berada dalam kondisi yang mengancam kelangsungan hidupnya bila dia tidak memakan makanan yang diharamkan itu karena kelaparan dan tanpa sengaja berbuat dosa, maka dia dapat memakannya sekadar untuk melanjutkan napas kehidupannya dan Allah akan memaafkannya karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang

Ayat di atas tidak menyebut siapa yang mengharamkan makanan- makanan yang disebut di sini. Hal itu bukan saja karena setiap Muslim pasti mengetahui bahwa yang berwenang mengharamkan hanya Allah swt., tetapi juga untuk mengisyaratkan bahwa apa yang akan disebut berikut ini sedemikian buruk sehingga siapa pun pasti akan jijik. Terbaca di atas bahwa hanya babi yang secara tegas disertakan kata daging ketika diuraikan keharamannya, kendati yang lain pun pada hakikatnya yang diharamkan adalah dagingnya. Berbeda-beda jawaban yang ditemukan menyangkut hal ini. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa redaksi itu menunjukkan bahwa yang haram dimakan pada babi hanya dagingnya. Pada

umumnya, ulama menekankan bahwa semua yang berkaitan dengan babi haram dimakan, bukan hanya dagingnya. Bila Anda berkata, "Saya makan daging ayam", itu bukan berarti Anda tidak memakan lemaknya karena lemak berdempet dengan daging dan diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk memisahkannya dari daging sehingga, ketika memakan dagingnya, pasti sedikit atau banyak lemaknya pun akan ikut termakan.

Ini lebih-lebih pada babi. Kalau memang maksudnya demikian, mengapa redaksi ayat ini masih juga menyebut kata daging bergandeng dengan kata babi? Thahir Ibn 'Asyūr penganut mazhab Málík, berpendapat bahwa pengandengan itu und mengisyaratkan bahwa yang haram adalah memakan babi karena, bila disebut kata daging dalam konteks hukum, yang terlintas dalam benak adalah memakannya. Karena itu, tulisnya lebih jauh, penyebutan kata daging di sini adalah sebagai isyarat bahwa selain memakannya, seperti menggunakan anggota tubuhnya, hukumnya sama dengan hukum binatang-binatang lain pada kesucian bulunya kalau dicabut atau kesucian kulitnya bila disamak Ibn 'Asyūr melanjutkan bahwa dalam pandangan Daud azh-Zhahiri dan Abi Yusuf, kulit babi kalau disamak akan menjadi suci, sama dengan kulit binatang jin. dapat lain, berdasar sabda Nabi saw.: "Kulit apa pun yang disamak maka telah menjadi suci" (HR. Muslim dan at-Tirmidzi melalui Ibn 'Abbás).

Atas dasar ini pula agaknya kita dapat berkata bahwa penggunaan katup jantung babi sebagai pengganti katup jantung manusia yang sakit dapat dibenarkan karena tidak digunakan untuk dimakan. Bahkan, walaupun nais karena ditempatkan di dalam tubuh manusia dan walaupun kenajisannya tidak sepenuhnya sama dengan najis-najis yang ada dalam tubuh manusia, tidak berdampak hukum karena kenajisan yang berdampak hukum adalah kenajisan tubuh luar manusia

Lebih-lebih lagi jika ini disadari bahwa penggantian katup itu adalah Firman-Nya: yang tercekik, yang dipukul, yang jatub, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kesemuanya masuk dalam pengertian hukum bangkai, tetapi ia sengaja disebut secara tegas karena, ketika turunnya ayat ini, pengertian kata bangkai dari segi hukum belum dikenal oleh masyarakat, sedang jenis-jenis yang terlarang itu mereka benarkan untuk dimakan. Bukti bahwa kelimanya adalah bagian dari bangkai adalah kelimanya masih dapat dimakan-walaupun telah mengalami kelima hal di atas-selama uk memelihara kelangsungan hidup manusia. tanda kehidupan, dalam pengertiannya yang seminimal mungkin sekalipun, masih menyertai binatang itu (Shihab,M.Quraisy 2002)

Allah berfirman dalam QS An-Nahl/16: 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَآكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مِّنْهُ جَلِيَّةً تَلْبَسُوهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوْجًا فِيهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (Kementrian Agama:28,2012)

Ayat ini menyatakan bahwa: Dan Dia, yakni Allah swt., yang menundukkan lautan dan sungai serta menjadikannya arena hidup binatang dan tempatnya tumbuh berkembang serta pembentukan aneka perhiasan. Itu dijadikan demikian agar kamu dapat menangkap hidup-hidup atau yang mengapung dari ikan-ikan dan sebangsanya yang berdiam di sana sehingga kamu dapat memakan darinya daging yang segar, yakni binatang-binatang laut itu, dan kamu dapat mengeluarkan, yakni mengupayakan dengan cara bersungguh-sungguh untuk mendapatkan darinya, yakni dari laut dan sungai itu perhiasan yang kamu pakai; seperti permata, mutiara, merjan, dan sebagainya. Dan di samping itu, kamu melihat, wahai yang dapat

melihat, menalar dan merenung, betapa kuasa Allah swt. sehingga bahtera dapat berlayar padanya, membawa barang-barang dan bahan makanan, kemudian betapapun beratnya bahtera itu, ia tidak tenggelam, sedang air yang dilaluinya sedemikian lunak. Allah menundukkan itu agar kamu memanfaatkannya dan agar kamu bersungguh-sungguh mencari rezeki, sebagian dari karunia-Nya itu dan agar kamu terus-menerus bersyukur, yakni menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan penciptaannya untuk kepentingan kamu dan generasi-generasi sesudah kamu dan juga untuk Kata *tastakhrijun* terambil dari *akhraja* yang berarti mengeluarkan. Penambahan huruf *sin* dan *ta* pada kata itu mengisyaratkan upaya sungguh-sungguh. Ini berarti untuk memperoleh perhiasan itu dibutuhkan upaya melebihi upaya menangkap ikan, apalagi ikan-ikan yang mati dan telah mengapung di lautan atau terdampar di darat.

Pendapat ini lebih baik dari pendapat Ibn 'Asyûr yang memahami penambahan tersebut dalam arti banyak, yakni memperoleh dari lautan perhiasan yang banyak. Al-Biq'a'i memahami kalimat *hilyatan talbasunaha* perhiasan yang kamu pakai, yang menggunakan bentuk redaksi maskulin (ditujukan kepada pria) padahal menurutnya perhiasan itu dipakai oleh para wanita, sebagai isyarat tentang kesatuan pria dan wanita dan bahwa mereka adalah bagian dari pria (sebagaimana pria bagian dari wanita). Dari sini, walaupun wanita yang memakainya, itu karena makna kesatuan tersebut adalah bagaikan pria yang memakainya. Ibn Âsyûr memahaminya sebagai *taghlib*, yakni penilaian banyak, walaupun kebanyakan perhiasan dipakai oleh wanita kecuali cincin dan hiasan pedang. Demikian tulisnya. Bahkan, cincin pun lebih banyak dipakai oleh wanita, walau memang banyak lelaki yang memakainya. Agaknya, pendapat al-Biq'a'i di atas lebih tepat dari pendapat Ibn Asyûr lelaki yang mengusahakan perolehan perhiasan itu, baik dengan mencari bahan mentahnya maupun dengan mengolah atau membelinya, redaksi ayat ini

ditujukan kepada lelaki. Demikian kesan penulis. Penggalan ayat ini juga menunjukkan betapa kuasa Allah swt. Dia menciptakan batu-batu dan mutiara yang demikian kuat serta sangat jernih, di satu areal yang sangat lunak yang bercampur dengan aneka sampah dan kotoran. ahluk-makhluk selain kamu. itu. Atau, dapat juga dikatakan bahwa karena pada umumnya Kata mawakhir terambil dari kata al-makhr yaitu pelayaran bahtera membelah laut ke kiri dan ke kanan menghadapi angin sehingga memperdengarkan suara yang menakjubkan. (Shihab,M.Qura isy 2002)



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *kuantitatif eksperimental*

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biologi Farmasi Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah sisik ikan bandeng yang diambil dari PT. UCS, Jalan Kima IV, di Kawasan Industri Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.

C. Alat dan Bahan

1. Alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan adalah *Autoklaf* Hirayama HVE-50, Batang pengaduk, *beaker glass* (Pirex) , *Erlenmeyer* (Pirex), gelas ukur (Pirex), *Gelas Stanlees*, Kain *Flanel*, *Neraca analitik*, *Micropipet* (Nesco), *Oven MAMMERT*, *pH meter*, Talang *Stanlees*, *Termometer*, *Timbangan duduk digital*, *viscometer Ostwald*, *Waterbath MAMMERT*.

2. Bahan yang digunakan

Bahan baku yang digunakan adalah *Asam asetat*, Air suling, *Amilum manihot* , *Amilum maydis* , *Amilum solani*, *Natrium klorida*, dan sampel berupa Sisik ikan bandeng.

D. Prosedur Kerja

1. Pengolahan Sampel

Sisik ikan bandeng dioleh menjadi gelatin menggunakan beberapa cara, diantaranya:

b. Degreasing

Sisik ikan bandeng yang telah dipisahkan dari kulitnya dilakukan proses pembersihan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, dan lemak yang menempel pada sisik. Untuk memudahkan proses pembersihan ini dapat dilakukan dengan memanaskan sisik dengan air mendidih selama ± 5 menit.

c. Pengeringan

Sisik ikan bandeng yang telah dicuci bersih dan telah ditiriskan lalu dikeringkan diatas kertas saring dalam suhu ruang selama 24 jam. Setelah kering, sisik bandeng ditimbang tiap 80 g perbungkus lalu disimpan lagi dalam *freezer* di -20°C untuk periode maksimal 2 bulan untuk digunakan.

d. Demineralisasi

Demineralisasi merupakan proses penghilangan *kalsium* dan garam-garam mineral yang terdapat didalam sampel sehingga sampel yang dihasilkan menjadi lunak atau biasa disebut *osein* dengan cara Sampel sisik ikan bandeng terlebih dahulu direndam larutan NaOH 1 N selama 60 menit suhu kamar kemudian saring dan dicuci air suling sebanyak 3 kali. Proses *Demineralisasi* dilakukan menggunakan larutan HCl 1 N selama 60 menit suhu kamar, kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir hingga pH nya netral (Huda W. N., 2013).

e. Ekstraksi

Ekstraksi dilakukan dengan air suling dengan suhu 90°C dan durasi perendaman 8 jam .

f. Pengeringan

Cairan pekat gelatin yang diperoleh dari *Ekstraksi* dikeringkan dengan menggunakan pemanasan dalam *oven* pada suhu 80°C selama ± 72 jam (Huda, 2013).

2. Proses Pencampuran Gelatin Dengan *Amilum*

Disiapkan larutan gelatin yaitu dengan melarutkan gelatin dalam air suling 100 ml, dinaikkan diatas *magnetic stirrer* atur suhu 100⁰ C dan kecepatan pengadukan 700 rpm diaduk sampai jernih. Disiapkan larutan *Amilum* melarutkan *Amilum* dalam air suling 100 ml, dinaikkan diatas *magnetic stirrer* atur suhu 100⁰ C dan kecepatan pengadukan 700 rpm diaduk sampai jernih. Kemudian kedua larutan tersebut dicampurkan dengan *rasio* perbandingan persen *volume* (mL/mL) gelatin (G) terhadap *Amilum* (A) yaitu (0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1 % dan 1.2%) dimasukkan pati yang telah dilarutkan kedalam buret letakkan gelatin yang telah dibuat diatas *magnetic stirrer* suhu 100⁰ C dan kecepatan pengadukan 700 rpm masukkan tetes demi tetes pati kedalam larutan gelatin kemudian tuang larutan hasil Modifikasi kedalam paper cup kemudian diletakkan di atas talang dan masukkan kedalam *oven* 80⁰C 24 jam. Film yang diperoleh hasil pengeringan, kemudian dikemas dalam wadah.

5. Pengujian Gelatin


a. Penentuan *Rendamen*

Rendamen ditentukan dengan cara gelatin yang telah kering kemudian ditimbang lalu dibagi dengan berat sampel kering yang digunakan untuk membuat gelatin tersebut (Association of Official Analytical Chemist (AOAC), 1995:225).

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sampel kering}} \times 100 \%$$

b. Viskositas

Sampel ditimbang sebanyak 0,67 % kemudian dilarutkan dalam air suling hingga *volume* 25 ml pada suhu 30°C. Gelatin didinginkan pada suhu 20°C diukur Viskositasnya menggunakan *Viskometer cannon-Fenske Routine* (Tazwir dkk., 2007: 38).



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Perolehan Gelatin Sisik Ikan Bandeng

Tabel 3. Hasil Rendamen Gelatin Sisik Ikan Bandeng

No	Kode ekstraksi	Rendamen
1.	BM 1	31.13 %
2.	BM 2	28.88 %
3.	BM 3	29.84 %
4.	BM 4	24.43 %
5.	BM 5	31.19 %
6.	BM 6	29.07 %
7.	BM 7	30.99 %
8.	BM 8	30.56 %
9.	BM 9	30.78 %
10.	BM 10	31.72 %
11.	BM 11	30.85 %
12.	BM 12	32.08 %
13.	BM 13	29.25 %
14.	BM 14	28.40 %
15.	BM 15	29.72 %
16.	BM 16	30.22 %
17.	BM 17	30.12 %
18.	BM 18	30.68 %
19.	BM 19	27.96 %
20.	BM 20	27.74 %
21.	BM 21	31.48 %
22.	BM 22	26.98 %
23.	BM 23	29.72 %
24.	BM 24	29.88 %
Nilai rata- rata		29.74%

2. Pengujian Oranoleptik Gelatin Sisik Ikan Bandeng

Tabel 4 Oranoleptik Gelatin Sisik Ikan Bandeng

Kode Ekstraksi	Warna	Bentuk	Bau	Rasa
BM 1	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 2	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus

BM 3	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 4	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 5	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 6	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 7	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 8	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 9	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 10	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 11	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 12	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 13	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 14	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 15	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 16	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 17	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 18	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 19	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 20	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 21	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 22	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 23	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus
BM 24	Kecoklatan	Kepingan	Khas	Halus

3. Pengujian oranoleptik gelatin Modifikasi dengan *Amilum*

Tabel 5 oranoleptik gelatin Modifikasi dengan *Amilum Solani*

- *Amilum Solani*

Kelompok	Perbandingan Gelatin: <i>Solani</i>	Warna	Bentuk	Bau	Rasa
A	0.2%	Kecoklatan	Lembaran	Tidak berbau	Halus
B	0.4%	Kecoklatan	Lembaran	Tidak berbau	Halus
C	0.6%	Kecoklatan	Lembaran	Tidak berbau	Halus
D	0.8%	Kecoklatan	Lembaran	Khas	Halus
E	1%	Putih gading	Lembaran	Tidak berbau	Halus
F	1.2%	Putih gading	Lembaran	Khas	Halus

Keterangan :

- Kelompok A, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.2%
 - Kelompok B, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.4%
 - Kelompok C, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.6%
 - Kelompok D, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.8%
 - Kelompok E, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 1 %
 - Kelompok F, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 1.2%
- *Amilum Manihot*

Tabel 6 oranoleptik gelatin Modifikasi dengan *Amilum Manihot*

Kelompok	Perbandingan Gelatin: <i>Manihot</i>	Warna	Bentuk	Bau	Rasa
A	0.2%	Kecoklatan	Lembaran	Khas	Halus
B	0.4%	Kecoklatan	Lembaran	khas	Halus
C	0.6%	Kecoklatan	Lembaran	Tidak berbau	Halus
D	0.8%	Kecoklatan	Lembaran	Tidak berbau	Halus
E	1%	Putih gading	Lembaran	Khas	Halus
F	1.2%	Putih gading	Lembaran	Tidak berbau	Halus

Keterangan :

- Kelompok A, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.2%
- Kelompok B, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.4%
- Kelompok C, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.6%
- Kelompok D, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.8%
- Kelompok E, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 1 %
- Kelompok F, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 1.2%

c. *Amilum Maydis*

Tabel 7 oranoleptik gelatin Modifikasi dengan *Amilum Maydis*

Kelompok	Perbandingan Gelatin: <i>Maydis</i>	Warna	Bentuk	Bau	Rasa
A	0.2%	Kecoklatan	Lembaran	Khas	Halus
B	0.4%	Kecoklatan	Lembaran	khas	Halus
C	0.6%	Kecoklatan	Lembaran	khas	Halus

D	0.8%	Putih gading	Lembaran	Tidak berbau	Halus
E	1%	Putih gading	Lembaran	Tidak berbau	Halus
F	1.2%	Putih gading	Lembaran	Tidak berbau	Halus

Keterangan :

6. Kelompok A, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.2%
7. Kelompok B, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.4%
8. Kelompok C, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.6%
9. Kelompok D, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.8%
10. Kelompok E, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 1 %
11. Kelompok F, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 2%

1. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sebelum Modifikasi

SAMPEL	VISKOSITAS (cP)
Gelatin Bandeng	1.1420
SAMPEL	VISKOSITAS (cP)
<i>Manihot</i>	1.2770
<i>solani</i>	1.1390
<i>maydis</i>	1.1420

Tabel 8 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Bandeng dan *Amilum* Sebelum Modifikasi

12. Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi

Tabel 9 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi dengan *Amilum Manihot*

Kelompok	Perbandingan Gelatin: <i>Manihot</i>	VISKOSITAS(cP)
A	0.2%	1.165

B	0.4%	1.148
C	0.6%	1.175
D	0.8%	1.068
E	1%	1.013
F	1.2%	1.069

Keterangan :

- Kelompok A, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.2%
- Kelompok B, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.4%
- Kelompok C, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.6%
- Kelompok D, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.8%
- Kelompok E, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 1 %
- Kelompok F, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 1.2%

Tabel 10 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi dengan *Amilum Maydis*

Kelompok	Perbandingan Gelatin: <i>Maydis</i>	VISKOSITAS(cP)
A	0.2%	1.250
B	0.4%	1.149
C	0.6%	1.172
D	0.8%	1.141
E	1%	1.211
F	1.2%	1.141

Keterangan :

- Kelompok A, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.2%
- Kelompok B, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.4%
- Kelompok C, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.6%
- Kelompok D, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.8%
- Kelompok E, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 1 %
- Kelompok F, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 2%

Tabel 11 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi dengan *Amilum Solani*

Kelompok	Perbandingan Gelatin: <i>Solani</i>	VISKOSITAS(cP)
A	0.2%	1.146
B	0.4%	1.122
C	0.6%	1.213
D	0.8%	1.105
E	1%	1.142
F	1.2%	1.079

Keterangan :

- Kelompok A, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.2%
- Kelompok B, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.4%
- Kelompok C, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.6%
- Kelompok D, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 0.8%
- Kelompok E, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 1 %
- Kelompok F, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Solani* 1.2%

Tabel 12 Hasil Pengukuran Viskositas Gelatin Sisik Ikan Bandeng Setelah Modifikasi dengan *Amilum*

Kelompok	Perbandingan Gelatin: <i>Amilum</i>	VISKOSITAS(cP)
A	0.2%	1.165
B	0.4%	1.148
C	0.6%	1.175
D	0.8%	1.068
E	1%	1.013
F	1.2%	1.069
G	0.2%	1.250

H	0.4%	1.149
I	0.6%	1.172
J	0.8%	1.141
K	1%	1.211
L	1.2%	1.141
M	0.2%	1.146
N	0.4%	1.122
O	0.6%	1.213
P	0.8%	1.105
Q	1%	1.142
R	1.2%	1.079

Keterangan :

- Kelompok A, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.2%
- Kelompok B, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.4%
- Kelompok C, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.6%
- Kelompok D, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 0.8%
- Kelompok E, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 1 %
- Kelompok F, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Manihot* 1.2%
- Kelompok G, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.2%
- Kelompok H, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.4%
- Kelompok I, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.6%
- Kelompok J, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.8%
- Kelompok K, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 1 %
- Kelompok L, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 1.2%
- Kelompok M, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.2%
- Kelompok N, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.4%
- Kelompok O, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.6%
- Kelompok P, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 0.8%
- Kelompok Q, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 1%
- Kelompok R, Modifikasi gelatin sisik ikan bandeng dengan penambahan *Maydis* 1.2%

B. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan sampel dari sisik ikan bandeng yang diperoleh dari PT. UCS, Jalan Kima IV, di Kawasan Industri Makassar, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Sampel diolah menjadi gelatin melalui beberapa tahap (Huda, 2013):

1. Degreasing

Degreasing merupakan tahap persiapan bahan baku. Dilakukan proses pencucian atau pembersihan pada sampel. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada sampel. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan pemanasan pada kulit dengan air mendidih selama 15 menit. Selanjutnya sisik ditiriskan dan dikeringkan dalam lemari pengering.

2. Demineralisasi dan Ekstraksi non-kolagen

Ekstraksi non-kolagen merupakan tahapan perendaman sampel sisik dalam larutan basa kuat NaOH dalam beberapa konsentrasi pada suhu dan durasi tertentu sesuai desain penelitian, NaOH diharapkan berikatan dengan lemak sehingga menjadi larut. NaOH melarutkan protein *non-kolagen* yang larut dalam basa. *Kolagen* Gelatin sendiri bersifat larut dalam pH netral, sehingga hanya *kolagen* yang *terekstraksi* selama proses perendaman dengan air (pH netral).

Demineralisasi merupakan proses penghilangan *kalsium* dan garam-garam mineral yang terdapat didalam sisik sehingga sampel yang diolah menjadi lunak (atau disebut *ossein*) yang terdapat *kolagen* didalamnya. Selain itu pH asam juga melarutkan senyawa *non-kolagen* yang melarut pada pH asam. Proses *Demineralisasi* pada sisik dilakukan melarutkan dalam asam dengan variasi konsentrasi tertentu pada suhu dan durasi tertentu sesuai dengan desain penelitian. Perendaman dengan asam juga dapat merubah serat kalogen *triple heliks* menjadi

rantai tunggal. *Ossein* kemudian dicuci dengan menggunakan air mengalir. Jenis asam yang digunakan adalah asam kuat HCl.

3. Ekstraksi

Ossein kemudian *diekstraksi* di atas *waterbath* pada suhu tertentu sesuai dengan desain percobaan dengan menggunakan air suling dengan perbandingan tertentu sesuai desain percobaan. *Ekstraksi* bertujuan untuk *mengkonversi kolagen* menjadi gelatin.

4. Pengeringan

Pengeringan dilakukan dengan menggunakan *oven*. Penggunaan *oven* diharapkan agar kandungan air dapat dihilangkan melalui mekanisme penguapan. Suhu yang digunakan adalah 80°C

5. Pembuatan gelatin Modifikasi dengan pati

Disiapkan larutan gelatin yaitu dengan melarutkan gelatin dalam air suling 100 ml, dinaikkan diatas *magnetic stirrer* atur suhu 100⁰ C dan kecepatan pengadukan 700 rpm diaduk sampai jernih untuk memastikan bahwa gelatin sudah larut sempurna dalam air suling. Disiapkan larutan *Amilum* melarutkan *Amilum* dalam air suling 100 ml, dinaikkan diatas *magnetic stirrer* atur suhu 100⁰ C dan kecepatan pengadukan 700 rpm diaduk sampai jernih untuk memastikan bahwa *Amilum* sudah larut sempurna dalam air suling. Kemudian kedua larutan tersebut dicampurkan dengan *rasio* perbandingan persen *volume* (mL/mL) gelatin (G) terhadap *Amilum* (A) yaitu (0.2%, 0.4%, 0.6%, 0.8%, 1 % dan 1.2%) dimasukkan pati yang telah dilarutkan kedalam buret letakkan gelatin yang telah dibuat diatas *magnetic stirrer* suhu 100⁰ C dan kecepatan pengadukan 700 rpm masukkan tetes demi tetes pati kedalam larutan gelatin kemudian tuang larutan hasil Modifikasi kedalam paper cup kemudian diletakkan di atas talang dan masukkan kedalam *oven*

80°C 24 jam. Film yang diperoleh hasil pengeringan, kemudian dikemas dalam wadah.

Parameter utama untuk menentukan *Ektraksi* gelatin yang optimum menggunakan parameter rendemen. Parameter rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam pembuatan gelatin. *Rendamen* merupakan hasil yang diperoleh dari perbandingan penimbangan gelatin dengan berat sampel yang digunakan adalah 80 g dalam setiap kelompok gelatin. Nilai *rendamen* merupakan parameter yang penting untuk mengetahui tingkat *efisiensi* dari suatu proses pengolahan. Nilai *rendamen* sangat dipengaruhi oleh bahan baku serta suhu *Ektraksi*. Semakin tinggi suhu *ektraksi* maka semakin banyak *rendamen* gelatin yang dihasilkan, hal itu terjadi karena naiknya suhu maka proses *ektraksi* gelatin semakin sempurna dan jumlah gelatin yang diperoleh semakin banyak.

Rendamen adalah parameter utama untuk menentukan *ektraksi* gelatin yang optimum. Parameter rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam pembuatan gelatin *rendamen* yang didapatkan pada *ektraksi* gelatin ikan bandeng dari 24 canteng rata-ratanya adalah 29.74% Yang pertama yaitu uji *organoleptik*, yaitu pengujian yang didasarkan pada bentuk, rasa, aroma, dan warna dari gelatin. Dimana hasil yang diperoleh yaitu semua gelatin memiliki warna putih hal ini dikarenakan adanya kecurigaan bahwa gelatin yang dihasilkan mengandung banyak *kalsium*. Secara keseluruhan berbentuk Kepingan, berbau khas, dan memiliki rasa yang halus dalam bentuk kepingan . Dari keseluruhan gelatin yang diperoleh, gelatin yang diperoleh telah memenuhi syarat pemerian gelatin pada FI edisi 5, dan telah memenuhi standar *karakteristik* orgnoleptik gelatin yang tercantum di Gelatin Handbook yang berarti bahwa ekstrak yang diperoleh mempunyai ciri-ciri gelatin. Pengujian yang didasarkan pada bentuk, rasa, aroma, dan warna dari gelatin Modifikasi dengan *Amilum Solani*, warna yang dihasilkan pada

perbandingan kelompok A-D menghasilkan warna kecoklatan dan perbandingan kelompok E dan F menghasilkan warna putih gading hal ini didasarkan pada konsentrasi gelatin pada kelompok A-D lebih tinggi dibandingkan pada kelompok E dan F sehingga warna gelatin lebih menonjol yakni kecoklatan pada gelatin Modifikasi nomor E dan F konsentrasi *Amilum* lebih tinggi sehingga warna *Amilum* lebih menonjol yakni warna putih. Selanjutnya bentuk, bentuk yang dihasilkan untuk semua konsentrasi yaitu lembaran atau kepingan kemudian bau yang dihasilkan untuk kelompok A-C tidak berbau kelompok D berbau khas kelompok E tidak berbau dan kelompok F berbau khas. Terakhir adalah rasa atau *tekstur* untuk semua konsentrasi *bertekstur* halus dalam bentuk lembaran.

Selanjutnya yaitu uji *organoleptik*, gelatin Modifikasi dengan *Amilum Manihot* dimana warna yang dihasilkan pada perbandingan kelompok A-D menghasilkan warna kecoklatan dan perbandingan kelompok E dan F menghasilkan warna putih gading hal ini didasarkan pada konsentrasi gelatin pada kelompok A-D lebih tinggi dibandingkan pada kelompok E dan F sehingga warna gelatin lebih menonjol yakni kecoklatan pada gelatin Modifikasi kelompok E dan F konsentrasi *Amilum* lebih tinggi sehingga warna *Amilum* lebih menonjol yakni warna putih. Selanjutnya bentuk, bentuk yang dihasilkan untuk semua konsentrasi yaitu lembaran atau kepingan kemudian bau yang dihasilkan untuk kelompok A dan B berbau khas, kelompok B dan D tidak berbau kelompok E berbau khas dan kelompok F berbau khas. Terakhir adalah rasa atau *tekstur* untuk semua konsentrasi bertekstur halus dalam bentuk lembaran

Selanjutnya yaitu uji *organoleptik* dari gelatin Modifikasi dengan *Amilum Maydis* dimana warna yang dihasilkan pada perbandingan kelompok A-C menghasilkan warna kecoklatan dan perbandingan kelompok D- F menghasilkan warna putih gading hal ini didasarkan pada konsentrasi gelatin pada kelompok A-

C lebih tinggi dibandingkan pada kelompok D-F sehingga warna gelatin lebih menonjol yakni kecoklatan pada gelatin Modifikasi kelompok E dan F konsentrasi *Amilum* lebih tinggi sehingga warna *Amilum* lebih menonjol yakni warna putih. Selanjutnya bentuk, bentuk yang dihasilkan untuk semua konsentrasi yaitu lembaran atau kepingan kemudian bau yang dihasilkan untuk kelompok A-C berbau khas D-F tidak berbau. Terakhir adalah rasa atau *tekstur* untuk semua konsentrasi bertekstur halus dalam bentuk lembaran.

Untuk hasil pengujian Viskositas gelatin yang dimodifikasi dengan penambahan *Amilum Manihot* diperoleh hasil bahwa kelompok C yakni perbandingan 0.6% memiliki Viskositas yang lebih tinggi dari pada kelompok yang lain yang dapat dilihat pada (Tabel.12) dan juga pada *histogram* dibawah ini



Gambar 6 Histogram Viskositas Kelompok Gelatin Sisik Ikan Bandeng Modifikasi dengan *Amilum Manihot*

Untuk hasil pengujian Viskositas gelatin yang diModifikasi dengan penambahan *Amilum Maydis* (Tabel:) diperoleh hasil bahwa kelompok A yakni

perbandingan 0.2% memiliki Viskositas yang lebih tinggi dari pada kelompok yang lain yang dapat dilihat pada (Tabel.12) dan juga pada *histogram* dibawah ini



Gambar 7 Histogram Viskositas Kelompok Gelatin Sisik Ikan Bandeng Modifikasi dengan *Amilum Maydis*


Untuk hasil pengujian Viskositas gelatin yang diModifikasi dengan penambahan *Amilum Solani* diperoleh hasil bahwa kelompok C yakni perbandingan 0.6% memiliki Viskositas yang lebih tinggi dari pada kelompok yang lain yang dapat dilihat pada (Tabel.12) dan juga pada *histogram* dibawah ini



Gambar 8 Histogram Viskositas Kelompok Gelatin Sisik Ikan Bandeng Modifikasi dengan *Amilum Soalani*

Pada gambaran grafik diatas tidak terlihat perubahan nilai Viskositas yang drastis untuk setiap kelompok, hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis statistik dengan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) pada (Lampiran.4) yang menunjukkan nilai signifikan yang peroleh untuk kelompok Viskositas sebesar (0,500) hal ini jauh dari standar ($P < 0,05$). Hasil yang diperoleh seharusnya adalah peningkatan nilai Viskositas untuk tiap peningkatan konsentrasi, hal tersebut dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi Viskositas adalah konsentrasi larutan, jadi semakin tinggi konsentrasi zat gelatin pada larutan maka Viskositas yang dihasilkan juga semakin tinggi, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut pada satuan *volume* sehingga semakin banyak partikel terlarut maka gesekan antar partikel semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula Viskositasnya.

Jika hasil pengujian Viskositas gelatin sisik ikan bandeng Modifikasi dibandingkan dengan hasil gelatin sisik ikan bandeng sebelum Modifikasi dengan nilai Viskositas gelatin 1.1420 cP, maka hasil pengujian Viskositas setelah diModifikasi dengan penambahan *Amilum Manihot* mengalami peningkatan pada perbandingan kelompok C yakni 0.6% sebesar 1.175 cP. Untuk hasil pengujian Viskositas setelah diModifikasi dengan penambahan *Amilum Maydis* mengalami peningkatan pada kelompok A yakni perbandingan 0.2% dan untuk Untuk hasil pengujian Viskositas setelah diModifikasi dengan penambahan *Amilum Maydis* mengalami peningkatan pada kelompok C yakni perbandingan 0.6% Berdasarkan (GMIA, 2012: 12), persyaratan nilai Viskositas gelatin untuk tipe ini adalah 15-75 mps atau 1,5-7,5 cP. Diantara ketiga *Amilum* yang digunakan Viskositasnya hampir sama tidak beda secara nyata perubahan tidak signifikan hasil yang diperoleh masih jauh dari standar optimal yang ditetapkan GMIA karena itu diperlukan Modifikasi gelatin dengan konsentrasi protein yang lebih tinggi.



Gambar 9: Viskositas sisik ikan bandeng

Untuk hasil pengujian Viskositas gelatin yang *diModifikasi* dengan penambahan *Amilum* diperoleh hasil yaitu peningkatan nilai Viskositas dari konsentrasi terendah sampai konsentntrasi tertinggi yang dapat dilihat pada (Tabel.12) dan juga pada *histogram* dibawah ini



Gambar 10: Viskositas sisik ikan bandeng setelah Modifikasi *Amilum*

Pada gambaran grafik diatas tidak terlihat perubahan nilai Viskositas yang drastis untuk setiap kelompok, hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis statistik

dengan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) pada (Lampiran.4) yang menunjukkan nilai signifikan yang diperoleh untuk kelompok Viskositas sebesar (0,500) hal ini jauh dari standar ($P < 0,05$). Hasil yang diperoleh seharusnya adalah peningkatan nilai Viskositas untuk tiap peningkatan konsentrasi, hal tersebut dikarenakan salah satu faktor yang mempengaruhi Viskositas adalah konsentrasi larutan, jadi semakin tinggi konsentrasi zat gelatin pada larutan maka Viskositas yang dihasilkan juga semakin tinggi, karena konsentrasi larutan menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut pada satuan *volume* sehingga semakin banyak partikel terlarut maka gesekan antar partikel semakin tinggi sehingga semakin tinggi pula Viskositasnya.

Jika dikaitkan dengan aspek islami pada penelitian ini baik bahan maupun pengerjaan yang digunakan semuanya masih dalam aspek kahalalan karena itu gelatin yang dihasilkan adalah gelatin dapat digunakan sebagai salah satu alternatif gelatin halal dan juga merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gelatin yaitu dengan cara Modifikasi dengan *Amilum*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Viskositas gelatin Modifikasi sangat berpengaruh terhadap gelatin sebelum dan setelah Modifikasi.
2. Viskositas optimum untuk Modifikasi dengan *Amilum Manihot* adalah pada kelompok C perbandingan 0.6% dengan nilai Viskositas 1.172 cP, untuk Modifikasi dengan *Amilum Maydis* adalah pada kelompok A perbandingan 0.2% dengan nilai Viskositas 1.250 cP dan untuk *Amilum Solani* adalah kelompok C pada perbandingan 0.6% dengan nilai Viskositas 1.213 cP.
3. Pembuatan gelatin Modifikasi dengan *Amilum* dapat digunakan sebagai alternatif dalam memperoleh gelatin halal dan meningkatkan kualitas gelatin

B. Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan dan mengenai pengaruh terhadap parameter uji gelatin yang lainnya dan juga untuk mengetahui secara pasti struktur yang terdapat pada gelatin hasil Modifikasi



KEPUSTAKAAN

- Boran, G. and J. M. Regenstein. 2009. "Optimization of Gelatin Extraction from Silver Carp Skin." *Journal of Food Science* 74(8):432–41.
- GIMA. 2012. "Gelatin Handbook." *Gelatin Manufacturers Institute of America* 25.
- GMIA. 2012. "Gelatin Handbook."
- Haug, I. J. and K. I. Draget. 2011. "Gelatin." *Handbook of Food Proteins* (1964):92–115.
- Indonesia, Standar Nasional and Badan Standardisasi Nasional. 2014. "Bagian 1 : Induk."
- Iriany, N.R., M. H. G. Yasin, and A. M. Takdir. 2008. "Asal, Sejarah, Evolusi, Dan Taksonomi Tanaman Jagung." *Jagung: Teknik Produksi Dan Pengembangan* 1–15.
- Johan, Ofri, Achmad Sudradjat, and Wartono Hadie. 2009. "Perkembangan Kegiatan Perikanan Ikan Bandeng Pada Keramba Jaring Tancap Di Pandeglang Provinsi Banten." *Media Akuakultur* 4(1):40.
- Karim, A. A. and Rajeev Bhat. 2009. "Fish Gelatin: Properties, Challenges, and Prospects as an Alternative to Mammalian Gelatins." *Food Hydrocolloids* 23(3):563–76.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2015. "Analisisdatakkp2015.Pdf."
- Maruddin, Fatma, Ambo Ako, and Muhammad Taufik. 2015. "Hidrokoloid ,Lipid , Dan Komposit Dari Keduanya (Prasetyaningrum , Dkk ., 2010). Agar , Alginat , Pektin , Dekstrin) Dan Protein (Kolagen , Kasein , Gelatin , Putih Telur). Golongan Lipid Terdiri Dari Lilin / Wax , Asam Lemak , Monogliserida Dan Tri." 168–73.
- Miwada, Sumerta and Simpen. 2007. "OPTIMALISASI POTENSI CEKER AYAM (SHANK) HASIL LIMBAH RPA MELALUI METODE EKTRAKSI


- TERMODIFIKASI UNTUK MENGHASILKAN GELATIN.” 2:1–11.
- Nasruddin, Muhammad Fikri, Fikri Bill, and William Utomo Pitoyo. 2017. “Pemanfaatan Ekstrak Kitosan Dari Limbah Sisik Ikan Bandeng Di Selat Makassar Pada Pembuatan Bioplastik Ramah Lingkungan.” 1(1):56–61.
- Nuralifah, W. 2016. “Kajian Variasi Perbandingan Tepung Tapioka Dengan Gelatin Ceker Ayam Dan Suhu Pengeringan Terhadap *Karakteristik* Kerupuk Gendar.”
- Pang, Zhihua, Hilton Deeth, Peter Sopade, Ranjan Sharma, and Nidhi Bansal. 2014. “Rheology, Texture and Microstructure of Gelatin Gels with and without Milk Proteins.” *Food Hydrocolloids* 35(December):483–93.
- Parasitologi Untuk Keperawatan. 2009. “Bab I.” 95–97.
- Rowe. 2009. “Handbook Of Pharmaceutical Excipients.” 40(3).
- Santoso, Candra, Titi Surti, and Sumardianto. 2015. “PERBEDAAN PENGGUNAAN KONSENTRASI LARUTAN ASAM SITRAT DALAM PEMBUATAN GELATIN SISIK RAWAN IKAN PARI MONDOL (Himantura Gerrardi).” *Jurnal Pengolahan Dan Bioteknologi Hasil Perikanan* 4(2):106–14.
- Shi, Chengmei, Furong Tao, and Yuezhi Cui. 2018. “New Starch Ester/Gelatin Based Films: Developed and Physicochemical Characterization.” *International Journal of Biological Macromolecules*.
- Suarni. 2009. “KOMPOSISI NUTRISI JAGUNG MENUJU HIDUP SEHAT Suarni Balai Penelitian Tanaman Serealia.” *Prosiding Seminar Nasional Serelia* 978–79.
- Suryani, Nelly, Farida Sulistiawati, and Astri Fajriani. 2009. “KEKUATAN GEL GELATIN TIPE B DALAM *FORMULASI* GRANUL TERHADAP KEMAMPUAN MUKOADHESIF.” 13(1):1–4.

- Tazwir. 2007. "OPTIMASI PEMBUATAN GELATIN DARI SISIK IKAN KACI-KACI (*Plectorhynchus Chaetodonoides Lac .*) MENGGUNAKAN BERBAGAI KONSENTRASI ASAM DAN WAKTU *EKTRAKSI*." 2(1):35–43.
- Tim perikanan, WWF. 2014. "Budidaya Ikan Bandeng (*Chanos Chanos* Pada Tambak Ramah Lingkungan."
- Wijayanti, Ima. 2016. "KARAKTERISTIK *HIDROLISAT* PROTEIN IKAN BANDENG (*Chanos Chanos* Forsk) DENGAN KONSENTRASI *ENZIM* BROMELIN YANG BERBEDA." *Jurnal Saintek PerikananIndonesian Journal of Fisheries Science and Technology*) 11(2):129–33.
- Wirawan. 2011. "Ti. Tinjauan Pustaka." (2004):4–13.
- Yanuar Budi Prasetyo, Dwi, Yudhomenggolo Sastro Darmanto, and Swastawati. 2015. "Efek Perbedaan Suhu Dan Lama Pengasapan Terhadap Kualitas Ikan Bandeng (*Chanos Chanos* Forsk) Cabut Duri Asap." *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 4(3):94–98.


LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosedur Kerja

Ekstraksi Gelatin ikan Bandeng



Modifikasi gelatin dengan *Amilum*



Lampiran 2. Gambar

a. Ekstraksi gelatin bandeng



Gambar 11 Sampel Ikan Bandeng



Gambar 12. Penimbangan Sampel



Gambar 13 Pemberian pelarut



Gambar 14. Penambahan air panas



Gambar 15. Pemberian pelarut



Gambar 16. Penetralan



Gambar 17 pH 7 (Netral)



Gambar 18 Pengukuran suhu



Gambar 19 Dituang dan disaring



Gambar 20 Setelah disaring



Gambar 21 Proses penyaringan



Gambar 22 Proses penyaringan sampel menggunakan kain



Gambar 23 pemindahan sampel kedalam paper cup setelah di saring



Gambar 24 Pengeringan sampel dalam oven suhu 80⁰



Gambar 25 Sampel yang telah kering selama 2x24 jam

b. Modifikasi Gelatin dengan Amilum



Gambar 26 Timbang gelatin



Gambar 27 Timbang Solani



Gambar 28 Timbang Manihot



Gambar 29 Tambahkan air



Gambar 30 homogenkan di magnetik stirer



Gambar 31 masukan oven



Gambar 32 Masukkan Oven

c. Hasil Modifikasi Gelatin : Amilum



Gambar 33 Solani 0.2%



Gambar 34 Solani 0.4%



Gambar 35 Solani 0.6%



Gambar 36 Solani 0.8%



Gambar 37 Solani 1%



Gambar 38 Solani 1.2%




Gambar 39 Manihot 0.2%



Gambar 40 Manihot 0.4%



Gambar 41 Manihot 0.6%



Gambar 42 Manihot 0.8%



Gambar 43 Manihot 1%



Gambar 44 Manihot 1.2%



Gambar 45 Maydis 0.2%



Gambar 46 Maydis 0.4%




Gambar 47 Maydis 0.6%



Gambar 48 Maydis 0.8%



Gambar 49 Maydis 1 %



Gambar 50 Maydis 1.2 %



Lampiran 3. Perhitungan Hasil

1. Rendamen

Rendamen yang diperoleh dari sisik ikan bendeng

$$\text{Berat Sisik} = 80 \text{ gram}$$

$$\text{Berat Gelatin} = 14 \text{ gram}$$

$$\% \text{ Rendamen} = \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Sisik Ikan Kakap Merah}} \times 100 \%$$

$$= \frac{22 \text{ gram}}{80 \text{ gram}} \times 100\%$$

$$= 0.275 \times 100\%$$

$$= 27.5 \%$$

2. Nilai Viskositas

a. Nilai Viskositas dari gelatin sisik ikan bandeng

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui: } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1.001 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 54.43 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 62.00 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= 46.111 \text{ g} - 21.370 \text{ g}$$

$$46.065 \text{ g} - 21.370 \text{ g}$$

$$= \frac{24.741}{24.695}$$

$$= 1.001$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 1.001 \cdot 62.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 54.43 \text{ det}}$$

$$1 \text{ g/ml} \cdot 54.43 \text{ det}$$

$$= \frac{62.00 \text{ det}}{54.43 \text{ det}}$$

$$54.43 \text{ det}$$

$$= 1.142 \text{ cP}$$

b. Nilai Viskositas dari *Amilum Manihot*

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 1.002 g/cm³

t air = 54.43 det

t sampel = 69.00 det

T = 60 °C

$$\begin{aligned}
 BJ &= \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}} \\
 &= \frac{46.072 \text{ g} - 21.370 \text{ g}}{46.065 \text{ g} - 21.370 \text{ g}} \\
 &= \frac{24.752}{24.695} \\
 &= 1.002 \\
 \eta_{\text{sampel}} &= \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 1.002 \cdot 69.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 54.43 \text{ det}} \\
 &= \frac{69.24 \text{ det}}{54.43 \text{ det}} \\
 &= 1.272 \text{ cP}
 \end{aligned}$$

c. Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin : *Amilum Manihot*

a) Nilai Viskositas dari Gelatin: *Manihot* 0.2%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

$$t \text{ sampel} = 54.57 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 59.65 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.58 \text{ det}}$$

$$= \frac{69.24 \text{ det}}{51.56 \text{ det}}$$

$$= 1.165 \text{ cP}$$

b) Nilai Viskositas dari Gelatin: *Manihot* 0.4%

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui: } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0.994 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 51.68 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 59.60 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 59.60 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{59.337 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.1480 \text{ cP}$$

$$= 1.1480 \text{ cP}$$

$$= 1.1480 \text{ cP}$$

c) Nilai Viskositas dari Gelatin: *Manihot* 0.6%

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0.994 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 51.68 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 60.00 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 60.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= 60.59 \text{ det}$$

$$= 51.698 \text{ det}$$

$$= 1.172 \text{ cP}$$

d) Nilai Viskositas dari Gelatin: *Manihot* 0.8%

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0.994 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 51.68 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 59.60 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 59.60 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{59.337 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.1480 \text{ cP}$$

$$= 1.1480 \text{ cP}$$

$$= 1.1480 \text{ cP}$$

e) Nilai Viskositas dari Gelatin: *Manihot* 1%

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0.994 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 51.68 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 51.87 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = 1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 51.87 \text{ det}$$

$$\frac{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{52.383 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.13 \text{ cP}$$

f) Nilai Viskositas dari Gelatin:*Manihot* 1.2%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

t sampel = 54.74 det

T = 60 °C

BJ = $\frac{\text{Pikno + sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno + air} - \text{Pikno Kosong}}$

= $\frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$

= $\frac{24.488}{24.617}$

= 0.994

η sampel = $\frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 54.74 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$

= $\frac{54.282 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$

= 1.0503

1.0503

$$= 1.69 \text{ cP}$$

d. Nilai Viskositas dari *Amilum Maydis*

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1.002 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 54.43 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 53.56 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{46.296 \text{ g} - 21.568 \text{ g}}{46.244 \text{ g} - 21.569 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.728}{24.676}$$

$$= 1.002$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 1.002 \cdot 53.56 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 54.43 \text{ det}}$$

$$= 53.75 \text{ det}$$

$$= 53.75 \text{ det}$$

$$54.43 \text{ det}$$

$$= 0.981 \text{ cP}$$

a) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin: *Maydis* 0.2%

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0.994 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 51.68 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 64.00 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 64.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}$$

$$= 64.63 \text{ det}$$

$$51.68 \text{ det}$$

$$= 1.250 \text{ cP}$$

b) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin: *Maydis* 0.4%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

t sampel = 58.40 det

T = 60 °C

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 58.40 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}$$

$$= 59.40 \text{ det}$$

$$\underline{\hspace{1cm}}$$

$$51.68 \text{ det}$$

$$= 1.149 \text{ cP}$$

c) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin: *Maydis* 0.6%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

t sampel = 60.00 det

T = 60 °C

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$\frac{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= 45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}$$

$$\underline{\hspace{1cm}}$$

$$45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}$$

$$= 24.488$$

$$\underline{\hspace{1cm}}$$

$$24.617$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 60.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{60.59 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.172 \text{ cP}$$

$$= 1.172 \text{ cP}$$

d) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin: *Maydis* 0.8%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

t sampel = 58.43 det

T = 60 °C

BJ = $\frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$

= $\frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$

= $\frac{24.488}{24.617}$

= 0.994

= 0.994

$$24.617$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 58.43 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{59.00 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.141 \text{ cP}$$

e) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin: *Maydis* 1%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

t sampel = 62.00 det

T = 60 °C

BJ = $\frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$\eta_{\text{sampel}} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 62.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{62.61 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.211 \text{ cP}$$

f) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin: *Maydis* 1.2%

Ditanya: $\eta_{\text{sampel}} = \dots?$

Diketahui : $\eta_{\text{air}} = 1,0016 \text{ cP}$

$\rho_{\text{air}} = 1 \text{ g/cm}^3$

$\rho_{\text{sampel}} = 0.994 \text{ g/cm}^3$

$t_{\text{air}} = 51.68 \text{ det}$

$t_{\text{sampel}} = 58.40 \text{ det}$

$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$

$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$

$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$

$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$

$$45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}$$

$$= 24.488$$

$$\frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 58.40 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{58.97 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.141 \text{ cP}$$

$$= 1.141 \text{ cP}$$

$$= 1.141 \text{ cP}$$

e. Nilai Viskositas dari *Amilum Solani*

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 1.002 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 54.43 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 53.56 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{44.286 \text{ g} - 19.537 \text{ g}}{44.267 \text{ g} - 19.537 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.749}{24.73}$$

$$= 1.000$$

$$= 1.000$$

$$\eta_{\text{sampel}} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 1.000 \cdot 62.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 54.43 \text{ det}}$$

$$= \frac{62.009 \text{ det}}{54.43 \text{ det}}$$

$$= 1.139 \text{ cP}$$

$$= 1.139 \text{ cP}$$

a) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin : *Solani* 0.2%

Ditanya: η_{sampel} =?

Diketahui : η_{air} = 1,0016 cP

ρ_{air} = 1 g/cm³

ρ_{sampel} = 0.994 g/cm³

t_{air} = 51.68 det

t_{sampel} = 59.52 det

T = 60 °C

BJ = Pikno + sampel – Pikno Kosong

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Pikno + air} - \text{Pikno Kosong}}{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}} \\
 &= \frac{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{24.488} \\
 &= \frac{24.617}{0.994} \\
 \eta \text{ sampel} &= \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 59.52 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}} \\
 &= \frac{59.257 \text{ det}}{51.68 \text{ det}} \\
 &= 1.146 \text{ cP}
 \end{aligned}$$

b) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin : *Solani* 0.4%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

t sampel = 58.27 det

T = 60 °C

$$\begin{aligned}
 BJ &= \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}} \\
 &= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}} \\
 &= \frac{24.488}{24.617} \\
 &= 0.994 \\
 \eta \text{ sampel} &= \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 58.27 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}} \\
 &= \frac{58.13 \text{ det}}{51.68 \text{ det}} \\
 &= 1.122 \text{ cP}
 \end{aligned}$$

c) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin : *Solani* 0.6%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

t sampel = 63.00 det

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 63.00 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{62.772 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.213 \text{ cP}$$

d) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin : *Solani* 0.8%

Ditanya: η sampel =?

Diketahui : η air = 1,0016 cP

ρ air = 1 g/cm³

ρ sampel = 0.994 g/cm³

t air = 51.68 det

$$t \text{ sampel} = 57.40 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 57.40 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{57.40 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.105 \text{ cP}$$

$$= 1.105 \text{ cP}$$

$$= 1.105 \text{ cP}$$

e) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin : *Solani* 1%

$$\text{Ditanya: } \eta \text{ sampel} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta \text{ air} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho \text{ air} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0.994 \text{ g/cm}^3$$

$$t_{\text{air}} = 51.68 \text{ det}$$

$$t_{\text{sampel}} = 58.40 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$\eta_{\text{sampel}} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 58.40 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{59.05 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.142 \text{ cP}$$

$$= 1.142 \text{ cP}$$

$$= 1.142 \text{ cP}$$

f) Nilai Viskositas dari Modifikasi Gelatin : *Solani 1.2%*

$$\text{Ditanya: } \eta_{\text{sampel}} = \dots?$$

$$\text{Diketahui : } \eta_{\text{air}} = 1,0016 \text{ cP}$$

$$\rho_{\text{air}} = 1 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho \text{ sampel} = 0.994 \text{ g/cm}^3$$

$$t \text{ air} = 51.68 \text{ det}$$

$$t \text{ sampel} = 55.22 \text{ det}$$

$$T = 60 \text{ }^\circ\text{C}$$

$$BJ = \frac{\text{Pikno} + \text{sampel} - \text{Pikno Kosong}}{\text{Pikno} + \text{air} - \text{Pikno Kosong}}$$

$$= \frac{45.258 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}{45.387 \text{ g} - 20.770 \text{ g}}$$

$$= \frac{24.488}{24.617}$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$= 0.994$$

$$\eta \text{ sampel} = \frac{1,0016 \text{ cP} \cdot 0.994 \cdot 55.22 \text{ det}}{1 \text{ g/ml} \cdot 51.68 \text{ det}}$$

$$= \frac{55.76 \text{ det}}{51.68 \text{ det}}$$

$$= 1.079 \text{ cP}$$

$$= 1.079 \text{ cP}$$

$$= 1.079 \text{ cP}$$

Lampiran 4 Analisis Statistik

Tabel 14. Hasil Analisis Statistik Rancangan Acak Kelompok (RAK)

		Between-Subjects Factors	
		Value Label	N
PERLAKUAN	1	SEBELUM MODIFIKASI	18
	2	SETELAH MODIFIKASI	18
KELOMPOK VISKOSITAS	A		2
	B		2
	C		2
	D		2
	E		2
	F		2
	G		2
	H		2
	I		2
	J		2
	K		2
	L		2
	M		2
	N		2
O		2	
P		2	
Q		2	
R		2	


Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: VISKOSITAS

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	.029 ^a	18	.002	.946	.547
Intercept	46.843	1	46.843	27868.714	.000
PERLAKUAN	6.136E-5	1	6.136E-5	.037	.851
KELOMPOK VISKOSITAS	.029	17	.002	1.000	.500
Error	.029	17	.002		
Total	46.900	36			

Corrected Total	.057	35			
-----------------	------	----	--	--	--

a. R Squared = .501 (Adjusted R Squared = -.028)





RIWAYAT HIDUP

Nama saya Reski Amelia, sering dipanggil reski, biasa dikampus dipanggil eki saya beragama islam dan berjenis kelamin perempuan hobi saya membaca buku dan berenang saya terlahir dari pasangan H.Husain dan Hj.Hasnwati yang lahir dikota palopo 23 maret 1998 saya anak pertama dari dua bersudara adik saya laki laki bernama Muhammad Ronaldo bersekolah di SDN 103 Sinjai, sekarang dia kelas 6 SD, ayah dan ibu saya bekerja sebagai wirausaha dan mereka berdarah bugis sidrap

Saya mulai masuk SD saat umur 5 tahun saya dimasukkan di SDN 3 Balannipa yang berada di kabupaten sinjai tidak jauh dari tempat tinggal saya setelah lulus SD pada tahun 2009 saya melanjutkan pendidikan di salah satu pesantren yakni Ponpes Darul huffadh di kajuara bone setelah lulus dari pesantren saya melanjutkan pendidikan di SMK Aurera di sinjai lagi dan pada tahun ini saya melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di UNIVERSITAS ISLAM NEGRI ALAUDDIN MAKASSAR tepatnya FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN jurusan Farmasi saya memilih jurusan ini karna keinginan sendiri dan dorongan orang tua agar bisa lebih bermfaat untuk agama nusa dan bangsa

Ada pun prestasi saya selama bersekolah yakni saya sering mengikuti lomba lomba sastra seperti puisi dan drama dan Alhamdulillah hasilnya ukup bisa membanggakan kedua orang tua saya dan selama smk Alhamdulillah juga saya selalu masuk dalam peringkat 3 besar .

Riwayat organisasi saya semenjak saya berkuliah di UIN Alauddin Makassar yakni pernah menjadi anggota Divisi Pendidikan dan profesi di HMJ Farmasi UIN pada tahun 2016 Kemudian setelah pergantian pengurus saya kembali diberikan kepercayaan untuk menjadi Wakil sekretaris I HMJ Farmasi UIN ditahun 2017 dan ditahun yang sama saya juga menjadi Tim Ahli Media Dan Publikasi di ISMAFARSI (Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi) Sampe dengan sekarang dan ditahun 2018 ini saya menjadi Wakil Sekertaris Senat Mahasiswa FKIK Priode 2018-2019

Mungkin cukup itu saja mengenai diri saya kalau ada salah penulisan mohon maaf ya