

**PEMBUATAN DAN KARAKTERISASI GELATIN TAUT SILANG DARI
KULIT DAN TULANG KAKI AYAM BROILER (*Gallus domesticus*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi

Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AMIRUDDIN

NIM : 70100113026

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amiruddin
NIM : 70100113026
Tempat/Tgl. Lahir : Belawa Wajo / 17 Desember 1994
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Malengkeri
Judul : Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Kulit dan Tulang Kaki Ayam Broiler (*Gallus domesticus*).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, September 2017

Penulis,



AMIRUDDIN
NIM: 701001130

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Kulit dan Tulang Kaki Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)” yang disusun oleh Amiruddin, NIM : 70100113026, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 14 Agustus 2017 M yang bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 14 Agustus 2017 M
21 Dzulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.	(.....)
Sekretaris	: Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Pembimbing II	: Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji I	: Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt.	(.....)
Penguji II	: Dr. Nurhidayat Muh. Said, M.Ag	(.....)
Pelaksana	: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt	(.....)



Dr.dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah swt atas segala bentuk nikmat yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi dengan judul “Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Kulit dan Tulang Kaki Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak berujung.

Dengan selesainya skripsi ini tentunya tidak lepas dari dorongan dan aluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari begitu banyaknya tantangan dan kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat doa, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut Alhamdulillah mampu teratasi dan terkendali dengan baik. Untuk itu, penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda Drs.Zainal Abidin, M.Pd. dan Ibunda Marwati, dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doa'nya.

2. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc., Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes., Wakil Dekan I (bidang akademik) FKIK UIN Alauddin Makassar.
5. Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes., Wakil Dekan II (bidang keuangan) FKIK UIN Alauddin Makassar.
6. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) FKIK UIN Alauddin Makassar.
7. Haeria, S.Si., M.Si. Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt., Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt, pembimbing pertama dan Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si, Apt, pembimbing kedua atas segala keikhlasannya memberikan bimbingan, motivasi serta meluangkan waktu, tenaga, pikiran kepada penulis sejak rencana penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.
10. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini.

Besar harapan saya kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Gowa , September 2017


Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1. Definisi Operasional.....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	4
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Kehalalan Produk Farmasi	8
B. Ayam Pedaging (Broiler)	9
C. Kolagen	10
D. Gelatin.....	11
E. Bahan Pentaut Silang	14
F. Karakteristik Gelatin	17

1. Gel <i>Strenght</i>	17
2. Titik Gelatinisasi	18
3. pH	18
4. <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR)	19
5. Kadar Abu	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. <i>Jenis dan Lokasi Penelitian</i>	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	22
B. <i>Pendekatan Penelitian</i>	22
C. <i>Alat dan Bahan</i>	22
1. Alat	22
2. Bahan	22
D. <i>Metode Kerja</i>	23
1. Pengambilan Sampel	23
2. Pengolahan Sampel	23
3. Analisis Kuantitatif Hasil Ekstraksi Gelatin	26
4. Pembuatan Gelatin Taut Silang	27
5. Analisis Kuantitatif Gelatin Taut Silang	29
6. Analisis Pengaruh Konsentrasi terhadap Viskositas	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30
A. <i>Hasil Penelitian</i>	30
1. Uji Organoleptis Gelatin Sampel	30
2. Uji Karakteristik Sifat Fisika-Kimia Gelatin Sampel	30
3. Uji Titik dan Waktu Gelatinisasi Gelatin Taut Silang	31
4. Uji Viskositas Gelatin Sampel dan Bahan Pentaut Silang	32

5. Uji FTIR Gelatin Taut Silang	33
6. Uji Pengaruh Konsentrasi terhadap Viskositas Gelatin Taut Silang.....	43
B. <i>Pembahasan</i>	44
BAB V PENUTUP	62
A. <i>Kesimpulan</i>	62
B. <i>Saran</i>	62
KEPUSTAKAAN.....	63
LAMPIRAN	67
BIOGRAFI	88



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. <i>Komposisi Asam Amino Gelatin</i>	12
2. <i>Sifat Gelatin Berdasarkan Jenisnya</i>	13
3. <i>Hasil Uji Organoleptis</i>	30
4. <i>Hasil Uji Karakteristik Sifat Fisika-Kimia</i>	30
5. <i>Hasil Uji Titik dan Waktu Gelatinisasi Gelatin Tertaut Silang</i>	31
6. <i>Hasil Uji Viskositas Gelatin Sampel dan Bahan Pentaut Silang</i>	32
7. <i>Hasil Uji Viskositas Gelatin Tertaut Silang pada Berbagai Konsentrasi</i>	43
8. <i>Hasil Pengamatan FTIR pada Daerah Amida II</i>	59
9. <i>Hasil Uji Viskositas Gelatin Sampel</i>	75
10. <i>Hasil Uji Kadar Abu</i>	75
11. <i>Hasil Uji Viskositas Bahan Pentaut</i>	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Ayam Pedaging.....	10
2. Struktur Kimia Gelatin (Ramadani, 2014)	13
3. Hasil serapan FTIR gelatin komersil	20
4. Proses pencucian sampel dengan air mengalir	23
5. Proses pengeringan sampel setelah dipotong kecil.....	24
6. Proses perendaman sampel kulit ayam dengan pelarut n-hexan	24
7. Proses perendaman sampel dengan pelarut HCl.....	25
8. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Sukrosa	33
9. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Sukrosa... 34	
10. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Glukosa.....	35
11. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Glukosa .. 36	
12. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Gliserol	37
13. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Gliserol... 38	
14. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang NaCMC	39
15. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang NaCMC .. 40	
16. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Kitosan.....	41
17. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Kitosan ... 42	
18. Histogram Pengujian Karakteristik Gelatin	52
19. Histogram Pengujian Viskositas Bahan Pentaut Silang	54
20. Histogram Perbandingan Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam.....	54
21. Histogram Persen Kenaikan Viskositas Gelatin Taut Silang dari Kulit Ayam	55
22. Histogram Perbandingan Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam	56

23. Histogram Persen Kenaikan Viskositas Gelatin Taut Silang dari Tulang Kaki Ayam	57
24. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Glukosa	77
25. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Glukosa	77
26. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Sukrosa	78
27. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Sukrosa	78
28. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Kitosan	79
29. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Kitosan	79
30. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Gliserol	80
31. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Gliserol	80
32. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang NaCMC	81
33. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang NaCMC	81
34. Proses pencucian sampel dengan air mengalir	82
35. Proses pengeringan sampel	82
36. Proses penimbangan sampel	82
37. Proses perendaman sampel kulit ayam dengan pelarut n-hexan	83
38. Proses perendaman sampel dengan pelarut natrium hidroksida	83
39. Proses perendaman sampel dengan pelarut HCl	84
40. Serbuk gelatin hasil ekstraksi	84
41. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan gliserol	85
42. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan glukosa	85
43. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan kitosan	86
44. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan NaCMC	86
45. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan sukrosa	87
46. Uji viskositas sampel gelatin	87
47. Uji viskositas sampel gelatin	88

48. Instrumen FTIR 88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja	67
2. Perhitungan.....	72
3. Tabel Hasil Pengamatan.....	75
4. Grafik Pengujian Viskositas	77
5. Gambar Penelitian.....	82



ABSTRAK

Nama : Amiruddin
NIM : 70100113026
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : Pembuatan dan Karakterisasi Gelatin Taut Silang dari Kulit dan Tulang Kaki Ayam Broiler (*Gallus domesticus*)

Produksi gelatin dari ayam kurang diminati karena rendahnya kualitas yang dimiliki terutama pada nilai viskositasnya. Pentautan silang adalah salah satu metode alternatif untuk mengatasinya yaitu dengan cara menambahkan bahan (agen pentaut silang) pada gelatin ayam tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bahan pentaut silang yang paling baik untuk meningkatkan nilai viskositasnya. Prosedur dimulai dengan mengekstraksi gelatin dari kulit dan tulang kaki ayam yang telah di-*demineralisasi* dengan asam klorida hingga terbentuk ossein. Gelatin hasil ekstraksi kemudian ditaut silang dengan glukosa, sukrosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC. Kemudian diuji karakteristik dengan viskositas, uji gugus fungsi dengan FTIR, titik gelatinisasi, dan waktu gelatinisasi, baik sebelum maupun setelah ditaut silang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai viskositas gelatin kulit dan tulang kaki ayam meningkat setelah dilakukan pentautan silang dengan glukosa, sukrosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC dengan persen peningkatan secara berturut-turut sebesar 67,24%; 72,63%; 63,76%; 65,60%; dan 20,67% pada gelatin kulit ayam, sedangkan pada gelatin tulang kaki ayam sebesar 69,73%; 76,89%; 59,16%; 64,68%; dan 33,59%.

Bahan pentaut silang yang paling baik dalam meningkatkan nilai viskositas gelatin kulit dan tulang kaki ayam adalah sukrosa.

Kata kunci : gelatin, ayam broiler, *cross-linking*, karakteristik

ABSTRACT

Name : Amiruddin
Student Number : 70100113026
Department : Pharmacy
Title : Making and Characterization of Cross-Linking Gelatin from Skin and Feet Bones of Broiler Chicken (*Gallus domesticus*)

Gelatin production from chickens is less desirable because of the low quality especially in the value of its viscosity. Cross-linking is one of the alternative methods to overcome this problem by adding materials (cross-linker agents) to the chicken's gelatin. This study aims to determine the best cross-linking material to increase its viscosity value. The procedure begins by extracting gelatin from the skin and chicken feet bones that had been demineralized with hydrochloric acid to form ossein. Extracted gelatin is then cross-linked with glucose, sucrose, chitosan, glycerol, and NaCMC. Then tested the characteristics with viscosity, functional group test with FTIR, gelatinization point, and gelatinization time, both before and after cross-linking.

The results showed that the viscosity value of skin gelatin and chicken feet bone increased after cross-linking with glucose, sucrose, chitosan, glycerol, and NaCMC with percentage increase, respectively 67,24%; 72,63%; 63,76%; 65,60%; and 20,67% in chicken skin gelatin, while in gelatin of chicken feet bones equal to 69,73%; 76,89%; 59,16%; 64,68%; and 33,59%.

The best cross-linking agent in increasing the viscosity value of skin gelatin and chicken feet bones are sucrose.

Keywords : gelatin, broiler chicken, *cross-linking*, characteristic

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gelatin merupakan salah satu jenis protein konversi yang diperoleh melalui proses hidrolisis kolagen dari kulit, tulang dan jaringan serat putih (*white fibrous*) hewan. Gelatin termasuk protein yang unik karena mampu membentuk gel yang *thermo-reversible* dengan suhu leleh yang dekat dengan suhu tubuh, serta larut dalam air. Pada umumnya, penstabil, pengental dan pembentuk jeli dalam pembuatan permen jeli adalah gelatin (Sri Murni Susilowati, 2016).

Lebih dari 250.000 ton gelatin diproduksi oleh dunia dalam setiap tahunnya (Ehrlich, 2010). Setiap tahun Indonesia mengekspor sekitar 80.000 ton daging udang, di mana limbah padatnya dapat dikonversi menjadi gelatin (Ki, Danujatmiko, Ayliaawati, & Sudaryanto, 2014). Menurut website (Gelatin Revisited), ada sekitar 90% gelatin produksi Amerika adalah dari babi. Sementara menurut statistik perdagangan internasional (Trade Map), pada tahun 2016 Indonesia mengimpor gelatin dari Amerika sebanyak 54 ton. Maka dapat diduga bahwa pada tahun 2016, masyarakat Indonesia mengonsumsi gelatin dari babi.

Gelatin dimanfaatkan secara luas dalam industri makanan, kosmetik, farmasi, tekstil, kertas dan fotografi karena sifatnya yang dapat membentuk gel, busa emulsifier, dan dapat mempertahankan elastisitas suatu bahan. Manfaat gelatin yang sangat luas menyebabkan kebutuhan dunia akan gelatin terus meningkat. Di Indonesia kebutuhan akan gelatin sampai saat ini lebih banyak dipenuhi dengan cara mengimpor dari negara-negara penghasil gelatin, sehingga harganya menjadi mahal. Selain itu, tingginya harga gelatin juga disebabkan oleh permintaan konsumen yang tinggi karena pemanfaatan gelatin yang sangat luas,

seperti sebagai bahan kosmetik dan produk farmasi serta bahan baku makanan (susu dan produknya, es krim, permen karet, pengental, dan *mayonnaise*), juga sebagai bahan pembuat film, material medis (*hard capsule*), dan bahan baku kultur jaringan, sebagai pelapis kertas, tinta inkjet, korek api, gabus, pelapis kayu untuk interior, karet plastik, dan lain-lain (Apriyantono & H.A). Sampai sekarang ini gelatin yang beredar di pasaran, 46% berasal dari kulit babi, 29,4% dari kulit sapi, 23,1% dari tulang sapi, dan hanya 1,5% dari sumber lainnya (GME). Akhir-akhir ini, adanya pertimbangan dan ketakutan akan pengaruh penyakit sapi gila serta adanya prasyarat kehalalan akan produk gelatin bagi umat muslim, maka bahan baku alternatif dari ayam sebagai sumber gelatin selain dari babi dan sapi terus dikembangkan (Jamilah & Harvinder, 2002).

Adapun pengharaman babi bagi umat islam, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Baqarah 2:173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Departemen Agama, 2006).

Sementara pada surah Al-Baqarah 2:168, Allah menyeru kita untuk memakan makanan yang halal dan baik :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.

Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Departemen Agama, 2006).

Menurut Imam Ismail bin Katsir *rahimahullah* dalam kitab “Tafsir Ibnu Katsir”, beliau menjelaskan bahwa Allah swt membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya (Katsir, 2003).

Daging ayam merupakan daging yang paling populer dan murah untuk dikonsumsi dan tidak ada larangan khusus dari segi agama sehingga peternakan ayam dan produksi daging ayam meningkat setiap tahunnya. Kulit ayam sebagai hasil samping industri Rumah Potong Ayam (RPA) belum banyak dimanfaatkan untuk diproses menjadi produk baru yang bernilai tinggi. Kandungan kolagen yang tinggi pada kulit ayam 38,9% sangat potensial untuk dikembangkan menjadi bahan baku alternatif gelatin (Cliche, Amiot, Avezard, & Garlepy, 2003).

Dengan demikian, penting dilakukan penelitian ini sebagai langkah awal untuk memproduksi gelatin dari ayam yang telah terjamin kehalalannya. Namun yang menjadi permasalahan adalah rendahnya kualitas yang dimiliki oleh gelatin ayam terutama dari segi viskositas jika dibandingkan dengan gelatin komersil yang telah banyak beredar saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pentautan silang dengan menambahkan bahan (agen pentaut silang) pada gelatin ayam tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah gelatin kulit dan tulang kaki ayam halal menurut pandangan islam?
2. Apakah hasil ekstraksi dari kulit dan tulang kaki ayam dapat dijadikan sebagai sumber gelatin untuk taut silang?

3. Apakah bahan pentaut yang paling baik untuk meningkatkan nilai viskositas dari gelatin kulit dan tulang kaki ayam?

C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a) Ekstraksi adalah proses penyarian senyawa gelatin dari bagian hewan yang meliputi kulit dan tulang kaki ayam pedaging dengan menggunakan pelarut air pada suhu 45°C.

b) Kulit dan tulang kaki ayam pedaging diperoleh dari tempat pemotongan ayam di Pasar Terong.

c) Karakterisasi gelatin yang memenuhi standar menurut GMIA, yaitu viskositas 1,50-7,50 cPs, kadar abu 0,30-2,00% dan pH 3,8-6,0.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ekstraksi gelatin dari kulit dan tulang kaki ayam serta penentuan bahan yang paling baik dari beberapa bahan pentaut silang meliputi kitosan, gliserol, glukosa, sukrosa dan NaCMC terhadap peningkatan sifat fisika kimia gelatin hasil ekstraksi.

D. Kajian Pustaka

(Huda, 2013) *Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*gallus gallus bankiva*) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman dan konsentrasi asam terhadap rendemen gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan dan pengaruh kedua variasi tersebut terhadap karakteristik fisik dan kimia gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan dua faktor yaitu variasi lama perendaman asam (24 dan 48 jam) dan variasi konsentrasi HCl (4%, 5%, dan 6%). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan waktu perendaman yang

berbeda tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen. Sedangkan penggunaan konsentrasi HCl yang berbeda berpengaruh nyata pada rendemen gelatin yang dihasilkan. Untuk lama perendaman yang berbeda berpengaruh nyata pada nilai viskositas gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan. Sedangkan untuk konsentrasi HCl yang berbeda berpengaruh pada nilai kekuatan gel, kadar abu, kadar air, dan pH gelatin tulang kaki ayam yang dihasilkan.

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana pengaruh variasi lama perendaman dan konsentrasi asam terhadap karakteristik fisik dan kimia gelatin tulang kaki ayam. Sedangkan penelitian ini membandingkan karakteristik fisik dan kimia gelatin kulit dan tulang kaki ayam sebelum dan setelah ditaut silang dengan sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC.

(Jalaja & James, 2015) *Electrospun Gelatin Nanofibers: A Facile Cross-Linking Approach using Oxidized Sucrosa*. Gelatin nanofiber dibuat menggunakan metode elektrospun dengan meminimalkan toksisitas dari pelarut dan agen pentaut silang. Elektrospun dilakukan dengan menggunakan sistem pelarut air dan asam asetat (8:2, v/v). Konsentrasi asam asetat dijaga seminimal mungkin untuk mengurangi efek toksisitas. Gelatin nanofiber elektrospun ditaut silang menggunakan sukrosa teroksidasi. Sukrosa dioksidasi dengan periodat oksida untuk menghasilkan gugus aldehid. Pentautan silang dengan sukrosa teroksidasi dapat tercapai walaupun tanpa merusak struktur nanofiber. Morfologi serat (fiber) gelatin taut silang nanofiber dapat terjaga bahkan hingga setelah terjadi kontak dengan medium pelarut. Morfologi dari campuran nanofiber hasil taut silang diuji dengan pengamatan pada mikroskop elektron. Gelatin nanofiber tertaut sukrosa menunjukkan adanya peningkatan dari sifat termal dan fisiknya. Sifat toksisitas dan viabilitas sel dari campuran taut silang nanofiber dievaluasi dengan menggunakan sel fibroblast L-929. Hasil yang didapatkan bahwa gelatin

tertaut silang sukrosa memiliki sifat non-sitotoksik terhadap sel L-929 dengan viabilitas sel yang bagus.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana efek toksisitas gelatin yang ditaut silang dengan sukrosa teroksidasi. Sedangkan penelitian ini membandingkan karakteristik fisik dan kimia gelatin kulit dan tulang kaki ayam sebelum dan setelah ditaut silang dengan sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC.

(Siimon, 2014) *Effect of Glucose Content on Thermally Cross-Linked Fibrous Gelatin Scaffolds for Tissue Engineering*. Serat gelatin elektrospun tertaut glukosa telah diteliti kemampuannya secara termal untuk dijadikan sebagai bahan substrat sel. Analisis FTIR digunakan untuk mempelajari bagaimana pengaruh glukosa terhadap reaksi taut silang. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa glukosa dapat memperluas ikatan taut silang dari serat gelatin, yang hal ini menentukan sifat serat dan kemampuan penggunaannya pada pengaplikasian teknik jaringan. Serat yang kelihatan bersusun diperoleh dari campuran yang mengandung hingga 15% glukosa. Hasil yang maksimal didapatkan dengan kadar glukosa yang mendekati 20%. Pentautan silang yang efektif dapat mengakibatkan kelarutan menurun dan peningkatan ketahanan terhadap degradasi enzimatik. Persiapan jangka pendek pada eksperimen kultur sel ini mengindikasikan bahwa serat gelatin tertaut glukosa secara termal cocok digunakan pada pengaplikasian teknik jaringan.


Penelitian tersebut bertujuan untuk mengamati pengaruh glukosa dalam mengikat gelatin (taut silang) dengan metode pemanasan (*thermal*). Sedangkan penelitian ini membandingkan karakteristik fisik dan kimia gelatin kulit dan tulang kaki ayam sebelum dan setelah ditaut silang dengan sukrosa, glukosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC.

E. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji kehalalan gelatin dari kulit dan tulang kaki ayam menurut pandangan islam.
2. Mengekstraksi kulit dan tulang kaki ayam sebagai sumber gelatin untuk taut silang.
3. Menentukan bahan pentaut silang yang paling baik untuk meningkatkan nilai viskositas dari gelatin kulit dan tulang kaki ayam.

F. Manfaat Penelitian

1. Penemuan bahan baku gelatin baru dengan kualitas yang lebih baik daripada gelatin komersil saat ini.
2. Sumber bahan baku alternatif gel yang halal bagi umat Islam.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Kehalalan Produk Farmasi

Beberapa negara-negara Islam telah menetapkan peraturan yang ketat bagi produsen dan importir dengan cap produk mereka dengan sertifikat halal untuk membedakan produknya dari produk tidak halal (Hermanto & Fatimah, 2013). Dalam Islam, konsumsi produk yang dianggap tidak halal, seperti yang mengandung gelatin babi adalah haram (Widyaninggar, Triyana, & Rohman, 2012). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 2:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۷۳

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Departemen Agama, 2006).

Untuk Indonesia, sertifikasi halal ini masih terbatas untuk produk makanan, tetapi untuk produk farmasi masih belum berjalan. Produk farmasi hanya menjadi bagian dari perdebatan halal ketika masyarakat sadar konsep halal di seluruh aspek kehidupan. Pemahaman sempit tentang 'halal' adalah bahwa makanan atau obat harus bebas dari bahan haram atau zat yang mengandung daging babi dan alkohol, sedangkan konsep benar tentang halal adalah bahwa seluruh proses mulai dari persiapan produk hingga hasil telah memenuhi persyaratan syariah. Halal mempromosikan bahwa tidak hanya apa yang kita konsumsi harus halal (ikuti hukum syariah yang disetujui) tetapi produk harus 'tayyib' (berkualitas baik) (Aziz, Ibrahim, & Raof, 2014) sebagaimana yang tercantum pada surah Al-Baqarah 2:168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya :

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu” (Departemen Agama, 2006).

Menurut Imam Ismail bin Katsir *rahimahullah* dalam kitab “Tafsir Ibnu Katsir”, beliau menjelaskan bahwa Allah swt membolehkan manusia untuk memakan segala yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya (Katsir, 2003).

B. Ayam Pedaging (Broiler)

Ayam pedaging (Broiler) merupakan salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Kebutuhan daging ayam setiap tahunnya mengalami peningkatan, karena harganya yang terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Broiler adalah jenis ternak unggas yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat karena dapat dipanen pada umur 5 minggu (Muhammda Khairul Umam, 2014).

Kulit ayam merupakan bagian yang berfungsi melindungi permukaan tubuh. Kulit terdiri dari dua lapis, lapisan luar disebut epidermis dan bagian dalam disebut dermis. Dermis tersusun dari jaringan pengikat yang mengandung banyak lemak dan serat kolagen (Astawan, Hariyadi, & Mulyani, 2002). Kolagen merupakan sejenis protein yang mengandung asam amino prolin dan hidroksiprolin. Kandungan kolagen pada kulit ayam diperkirakan sebesar 38,9% (Cliche, Amiot, Avezard, & Garlepy, 2003) sehingga kulit ayam berpotensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku pembuatan gelatin.

Ayam pedaging diklasifikasikan sebagai berikut :

Kingdom : Animalia
Filum : Chordata
Kelas : Aves
Ordo : Galliformes
Famili : Phasianidae
Genus : *Gallus*
Spesies : *Gallus domesticus*



Gambar 1. Ayam Pedaging

C. Kolagen

Kolagen merupakan komponen struktural utama dari jaringan ikat putih (*white connective tissue*) yang meliputi hampir 30 persen dari total protein pada jaringan dan organ tubuh vertebrata dan invertebrata. Pada mamalia, kolagen terdapat di kulit, tendon, tulang rawan, dan jaringan ikat. Demikian juga pada burung dan ikan, sedangkan pada avertebrata kolagen terdapat pada dinding sel (Bailey & Light, 1989). Molekul kolagen tersusun dari kira-kira dua puluh asam amino yang memiliki bentuk agak berbeda bergantung pada sumber bahan bakunya. Asam amino glisin, prolin, dan hidroksiprolin merupakan asam amino utama kolagen. Asam-asam amino aromatik dan sulfur terdapat dalam jumlah yang sedikit. Hidroksiprolin merupakan salah satu asam amino pembatas dalam

berbagai protein. Molekul dasar pembentuk kolagen disebut tropokolagen yang mempunyai struktur batang dengan BM 300 kDa, di mana di dalamnya terdapat tiga rantai polipeptida yang sama panjang bersama-sama membentuk struktur heliks. Tiap tiga rantai polipeptida dalam unit tropokolagen membentuk struktur heliks tersendiri, menahan bersama-sama dengan ikatan hidrogen antara grup NH dari residu glisin pada rantai yang satu dengan grup CO pada rantai lainnya. Cincin pirolidin, prolin, dan hidrosiprolin membantu pembentukan rantai polipeptida dan memperkuat *triple helix* (Wong, 1989).

Tropokolagen akan terdenaturasi oleh pemanasan atau perlakuan dengan zat seperti asam, basa, urea, dan potassium permanganat, selain itu serabut kolagen dapat mengalami penyusutan jika dipanaskan di atas suhu penyusutannya (T_s). Suhu penyusutan (T_s) kolagen adalah 45°C . Jika kolagen dipanaskan pada $T > T_s$ (misalnya $65 \pm 70^\circ\text{C}$), serabut triple heliks yang dipecah menjadi lebih panjang. Pemecahan struktur tersebut menjadi lilitan acak yang larut dalam air inilah yang disebut gelatin.

D. Gelatin

Gelatin merupakan salah satu produk turunan protein yang diperoleh dari hasil hidrolisis kolagen hewan yang terkandung dalam tulang dan kulit, dan merupakan senyawa yang tidak pernah terbentuk secara alamiah. Gelatin mempunyai titik leleh 35°C , di bawah suhu tubuh manusia. Titik leleh inilah yang membuat produk gelatin mempunyai karakteristik yang unik bila dibandingkan dengan bahan pembentuk gel lainnya seperti pati, alginat, pektin, agar-agar dan karaginan yang merupakan senyawa karbohidrat (Fernandez-Diaz, Montero, & M.C, 2001). Gelatin memiliki sifat yang khas, yaitu berubah secara *reversible* dari bentuk sol ke gel, mengembang dalam air dingin dan membentuk film serta mempengaruhi viskositas suatu bahan (Candra Santoso, 2015). Senyawa gelatin


merupakan suatu polimer linier asam-asam amino. Pada umumnya rantai polimer tersebut merupakan perulangan dari asam amino glisin-prolin-prolin atau glisin-prolin-hidroksiprolin. Dalam gelatin tidak terdapat asam amino triptofan, sehingga gelatin tidak dapat digolongkan sebagai protein yang lengkap (Science). Gelatin tersusun atas 18 asam amino yang saling terikat dan dihubungkan dengan ikatan peptida membentuk rantai polimer yang panjang (Amiruldin, 2007). Secara lengkap komposisi asam amino gelatin disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Komposisi Asam Amino Gelatin*

Asam Amino	Jumlah (%)	Asam Amino	Jumlah (%)
Alanin	11,0	Lisin	4,5
Arginin	8,8	Metionin	0,9
Asam aspartat	6,7	Prolin	16,4
Asam glutamate	11,4	Serin	4,2
Asparginin	2,2	Sistin	0,07
Glisin	27,5	Threonin	2,2
Histidin	0,78	Tirosin	0,3
Hidroksiprolin	14,1	Valin	2,6
Leusin dan Iso leusin	5,1	Fenilalanin	1,9

Sumber : (Amiruldin, 2007)

Komposisi asam amino mempengaruhi sifat mekanik dari produk gelatin. Bila kandungan asam aminonya (prolin dan hidroksi prolin) rendah, maka kekuatan gel dan titik lelehnya pun akan rendah sehingga sifat mekaniknya pun kurang bagus. Penurunan komposisi asam amino tergantung pada metode pembuatannya. Pembuatan dengan proses alkali umumnya lebih banyak mengandung hidroksiprolin dan lebih sedikit tirosin dibandingkan dengan proses asam (Fahrul, 2005). Struktur kimia gelatin dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Kimia Gelatin (Ramadani, 2014)

Gelatin terbagi menjadi dua tipe berdasarkan perbedaan proses pengolahannya, yaitu tipe A dan tipe B. Dalam pembuatan gelatin tipe A, bahan baku diberi perlakuan perendaman dalam larutan asam sehingga proses ini dikenal dengan sebutan proses asam. Sedangkan dalam pembuatan gelatin tipe B, perlakuan yang diaplikasikan adalah perlakuan basa. Proses ini disebut proses alkali (Utama, 1997). Secara ekonomis, proses asam lebih disukai dibandingkan proses basa. Hal ini karena perendaman yang dilakukan dalam proses asam relatif lebih singkat dibandingkan proses basa. Sifat gelatin berdasarkan tipenya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sifat Gelatin Berdasarkan Jenisnya

Sifat	Tipe A	Tipe B
Kekuatan gel (bloom)	50,0-300,0	50,0-300,0
Viskositas (cPs)	1,5-7,5	2,0-7,5
Kadar abu (%)	0,3-2	0,5-2
pH	3,80-6,00	5,00-7,10
Titik isoelektrik	7,00-9,00	4,70-5,40

Sumber : (GMIA, 2012)

Salah satu sifat fisik gelatin yang menentukan mutu gelatin adalah kemampuannya untuk membentuk gel yang disebut kekuatan gel. Sifat fisik

penting lainnya adalah viskositas (Ramadani, 2014). Viskositas terutama dipengaruhi oleh interaksi hidrodinamik antar molekul gelatin, dipengaruhi suhu, pH dan konsentrasi.

Salah satu kelemahan dari gelatin yang berasal dari hewan non mamalia adalah sifat mekaniknya yang kurang bagus (rendahnya kekuatan gel gelatin) sehingga pemanfaatannya terbatas dalam bidang industri non pangan khususnya dalam industri kedokteran. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap sifat mekanik gelatin adalah komposisi asam amino dan berat molekulnya (Gudmundson & Hafsteinsson, 1997).

Namun demikian, kekurangan tersebut bisa diatasi dengan menambahkan bahan tertentu untuk meningkatkan kekuatan gel. Bahan inilah yang disebut dengan agen pentaut silang. Dengan adanya bahan tambahan ini, susunan asam amino akan terikat satu sama lain sehingga membentuk ikatan yang kuat.

E. Bahan Pentaut Silang

Bahan pentaut silang dipilih berdasarkan reaktivitas kimianya (yaitu, spesifisitas untuk kelompok fungsional tertentu) dan kompatibilitas reaksi dengan aplikasi tersebut. Bahan pentaut silang terbaik untuk digunakan pada aplikasi tertentu harus ditentukan secara empiris. Pemilihannya berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Spesifitas kimia.
- b. Panjang jarak lengan (rantai).
- c. Kelarutan dalam air dan permeabilitas membran.
- d. Kesamaan atau perbedaan gugus fungsi.
- e. Bereaksi secara spontan atau memiliki gugus fotoreaksi.
- f. Kemampuan memecah atau memotong ikatan.

g. Mengandung separuh reagen penanda radioaktif atau dengan penanda yang lain.

Pentautan silang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap air dalam kelarutannya sehingga perlu ditambahkan bahan pentaut silang. Bahan pentaut silang seperti glutaraldehyde, carbodiimide, hexamethylene diisocyanate dan acyl azides adalah bahan yang sering digunakan dalam pembuatan gelatin nanofibers. Bahan lain yang biasa digunakan ialah genipin, polisakarida dan disakarida (Jalaja & James, 2015).

a. Alginat

Asam alginat merupakan suatu kopolimer dari sisa-sisa dua macam monosakarida yang berhubungan erat, dan diberi label "M" dan "G". Yang membedakan keduanya hanya pada posisi rantai karboksilat. Dalam rantai polimer, akan terjadi tiga macam regio yang dapat ditemukan dalam tiap rantai dan tergantung pada sumber rantainya yaitu -MMMMM-, -GGGGG-, dan -MGMGMGM-.

Asam alginat tidak larut dalam air dingin dan sedikit larut dalam air panas, akan tetapi larut dalam alkohol, eter dan gliserol. Faktor-faktor fisika yang mempengaruhi sifat-sifat kelarutan alginat adalah suhu, konsentrasi, ukuran polimer, dan adanya pelarut dari air destilasi. Sedangkan faktor kimia adalah pH, sequestran, garam monovalen dan kation polivalen (Febriani, 2013).

b. Selulosa

Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri atas satuan-satuan dan mempunyai massa molekul relatif yang sangat tinggi, tersusun dari 2000-3000 glukosa. Rumus molekul selulosa adalah $(C_6H_{10}O_5)_n$. Selulosa merupakan komponen utama penyusun dinding sel tanaman yaitu senyawa polimer glukosa

yang tersusun dari unit-unit β -1,4-glukosa yang dihubungkan dengan ikatan β -1,4-D-glukosa (Han, 1995).

c. Kitosan

Kitosan yang mengandung sejumlah gugus amino dari polimernya dalam medium air yang bersuasana asam adalah basa polikationik. Karakter kationik yang jarang ditemukan di alam membuat kitosan harus dikarakterisasi dan dimodifikasi.

Sparkes dan Murray (1986) telah mengembangkan kitosan dengan variasi derajat deasetilasi sebagai ikat silang dengan gelatin sebagai *dressing* bedah. Beberapa reagen telah digunakan untuk ikat silang kitosan seperti, glutaraldehid, tripolifosfat, etilen glikol, eter diglisidil, dan diisosianat. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar derajat deasetilasi, maka semakin besar kadar ikat silang yang dihasilkan.

e. Sukrosa

Gelatin nanofiber elektrospun taut silang menggunakan sukrosa teroksidasi. Sukrosa dioksidasi dengan periodat oksida untuk menghasilkan gugus aldehid. Pentautan silang dengan sukrosa teroksidasi dapat tercapai walaupun tanpa merusak struktur nanofiber. Morfologi serat (fiber) gelatin taut silang nanofiber dapat terjaga bahkan hingga setelah terjadi kontak dengan medium pelarut. Morfologi dari campuran nanofiber hasil taut silang diuji dengan pengamatan pada mikroskop elektron. Gelatin nanofiber tertaut sukrosa menunjukkan adanya peningkatan dari sifat termal dan fisiknya. Sifat toksisitas dan viabilitas sel dari campuran taut silang nanofiber dievaluasi dengan menggunakan sel fibroblast L-929. Hasil yang didapatkan bahwa gelatin tertaut silang sukrosa memiliki sifat non-sitotoksik terhadap sel L-929 dengan viabilitas sel yang bagus (Jalaja & James, 2015).

f. Kalsium Klorida dan Barium Klorida

Taut silang dilakukan dengan 2 teknik yaitu teknik aerosol (semprot) dan teknik tetesan. Penyiapan mikrosfer dengan teknik aerosol yaitu menggunakan larutan alginat-ovalbumin yang disemprotkan ke larutan agen pentaut silang lalu diaduk dengan kecepatan 1000 rpm selama 2 jam. Mikrosfer yang terbentuk dicuci dengan sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 6 menit dan dicuci dua kali menggunakan aquadest. Mikrosfer taut silang kemudian dikumpulkan dan dikeringkan dengan *freeze dryer* pada suhu -80°C selama 20 jam.

Sedangkan penyiapan mikrosfer dengan teknik drop (tetesan) yaitu menggunakan dispersi alginat-protein yang ditambahkan dengan cara meneteskannya melalui buret pada larutan agen pentaut silang sambil diaduk dengan kecepatan 1000 rpm selama 2 jam. Mikrosfer yang terbentuk dicuci dengan sentrifugasi dengan kecepatan 2500 rpm selama 6 menit dan dicuci dua kali menggunakan aquadest. Mikrosfer taut silang kemudian dikumpulkan dan dikeringkan dengan pengeringan udara selama 24 jam.

F. *Karakteristik Gelatin*

1. *Gel Strength*

Kekuatan gel merupakan sifat fisik gelatin yang utama karena kekuatan gel menunjukkan kemampuan gelatin dalam pembentukan gel (Rusli, 2004).

Cara pengukurannya adalah sampel sebanyak 6,67g dilarutkan dalam aquadest sampai mencapai volume 100 ml dalam gelas ukur, kemudian dipanaskan sebentar sampai gelatin larut. Setelah itu, dipindahkan dalam wadah gelas kemudian didinginkan pada suhu 10°C (suhu *refrigerator*) selama 17 jam. Gel yang terbentuk selanjutnya dianalisis menggunakan *CD-Shear Force*.

Perhitungan dilihat pada saat alat mulai menekan gel. Hasil dari tekanan yang diperoleh ditentukan kekuatan gelnya sebagai berikut :

$$1 \text{ kg} = 9,81 \text{ N}$$

$$\text{Kekuatan Gel (g bloom)} = 20 + 2,86 \cdot 10^{-3} D$$

Keterangan : F = Gaya (Newton)

$$G = \text{Konstanta (0,07)}$$

$$D = \text{Kekuatan Gel (dyne/cm}^2\text{)}$$

$$\text{Kekuatan gel (dyne/cm}^2\text{)} = \frac{F}{G} \times 980$$

2. Titik Gelatinisasi

Gelatinisasi adalah perubahan yang terjadi pada granula pati pada waktu mengalami pembengkakan yang luar biasa dan tidak dapat kembali ke bentuk semula (Anasthasia Ananta Carolina Titi Ola, 2017). Gelatinisasi disebut juga sebagai peristiwa koagulasi koloid yang mengakibatkan terperangkapnya air. Gelatinisasi tidak dapat kembali ke bentuk semula karena terjadinya perubahan struktur granula pada suhu tertentu.

Gelatinisasi adalah suatu proses pemecahan bentuk kristalin granula pati, sehingga setiap lapisan permukaan molekulnya dapat menyerap air atau larut dan bereaksi dengan bahan lain, dan kondisinya tidak dapat kembali seperti semula. Beberapa manfaat gelatinisasi pada pati yaitu: (1) mampu meningkatkan penyerapan sejumlah air; (2) dapat meningkatkan kecepatan reaksi enzimatis (*amilase*) untuk memecah ikatan pati menjadi bentuk lebih sederhana yang mudah larut, dan (3) meningkatkan konversi dan pencernaan pakan (Uhi, 2006).

Titik gelatinisasi dapat ditentukan dengan metode *Brabender Viscoamylograph*, *Differential Scanning Calorimetry*, dan *Polarized Light Detector* (Vanna Tulyathan, 2006).

3. pH

Nilai pH (derajat keasaman) gelatin merupakan salah satu parameter yang penting dalam standar mutu gelatin. Pengukuran nilai pH larutan gelatin penting

dilakukan karena pH larutan gelatin mempengaruhi sifat-sifat yang lainnya seperti viskositas dan kekuatan gel (Astawan, Hariyadi, & Mulyani, 2002).


Keuntungan gelatin dengan nilai pH rendah akan lebih tahan terhadap kontaminasi mikroorganisme. Khomsatin (2004) menyatakan bahwa gelatin ini juga sesuai dengan pH sistem pencernaan manusia yang cenderung asam sehingga gelatin ini cocok diaplikasikan dalam pengolahan produk pangan.

Uji pH dilakukan untuk melihat tingkat keasaman sediaan gel untuk menjamin sediaan gel tidak menyebabkan iritasi pada kulit. pH sediaan gel diukur dengan menggunakan stik pH universal. Stik pH universal dicelupkan ke dalam sampel gel yang telah diencerkan, didiamkan beberapa saat dan hasilnya disesuaikan dengan standar pH universal. pH sediaan yang memenuhi kriteria pH kulit yaitu dalam interval 4,5 – 6,5 (Tiara Mappa, 2013).

4. *Fourier Transform Infra Red* (FTIR)

Spektrofotometri FTIR (*Fourier Transform Infra Red*) sangat penting dalam kimia modern, terutama dalam bidang kimia organik. Ia merupakan alat rutin dalam penemuan gugus fungsional, pengenalan senyawa, dan analisa campuran. Kebanyakan gugus seperti C-H, O-H, C=N, dan C≡N, menyebabkan adanya perbedaan hasil serapan inframerah dari satu molekul ke molekul yang lain (Day & Underwood, 1990).

Analisis gugus fungsi dengan FTIR dilakukan untuk mengetahui apakah gugus fungsi yang terdapat pada gelatin sampel sama dengan gelatin komersil. Adapun hasil serapan FTIR pada gelatin komersil adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Hasil serapan FTIR gelatin komersil

5. Kadar Abu

Abu adalah zat organik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik. Kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Penentuan kadar abu (Anton, 1988) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Pengabuan cara langsung (cara kering)

Prinsip dari pengabuan cara langsung yaitu dengan mengoksidasi semua zat organik pada suhu tinggi, yaitu sekitar 500–600°C. Zat yang tertinggal kemudian ditimbang (Sudarmadji & Suhardi, 1996). Sampel ditempatkan dalam suatu krus porselin. Krus porselin adalah tempat atau wadah yang digunakan dalam pengabuan, karena penggunaannya luas dan dapat mencapai berat konstan maka dilakukan pengovenan. Kemudian didinginkan selama 30 menit, setelah itu dimasukkan dalam eksikator. Lalu timbang krus sebagai berat a gram. Setelah itu masukkan bahan sebanyak 3 gram ke dalam krus dan catat sebagai berat b gram. Pengabuan di anggap selesai apabila diperoleh pengabuan yang umumnya berwarna putih abu-abu.

b) Pengabuan cara tidak langsung (cara basah)

Prinsip pengabuan cara tidak langsung yaitu memberikan reagen kimia tertentu pada bahan sebelum dilakukan pengabuan. Senyawa yang biasa ditambahkan adalah gliserol alkohol ataupun pasir bebas anorganik selanjutnya dilakukan pemanasan pada suhu tinggi. Proses pemanasan mengakibatkan gliserol alkohol membentuk kerak sehingga menyebabkan percepatan oksidasi. Sedangkan pada pemanasan untuk pasir bebas dapat membuat permukaan yang bersinggungan dengan oksigen semakin luas dan memperbesar porositas, sehingga mempercepat proses pengabuan. Mekanisme pengabuannya adalah pertama-tama krus porselin dioven selama 1 jam. Kemudian didinginkan selama 30 menit, setelah itu dimasukkan ke dalam eksikator (Sudarmadji & Suhardi, 1996).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif.

2. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi dan Laboratorium Kimia Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Forensik POLDA Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *control group post test only*, dengan membandingkan karakter/spesifikasi kelompok sampel dengan kelompok kontrol, sebelum dan setelah perlakuan/eksperimen. Kontrol yang digunakan adalah gelatin murni dari CV. Intraco.

C. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat ekstraksi, instrumen FTIR (*HaziMatID 390*), oven (*Mammert*), pH meter, tanur (*Naberthem*), *viscometer Ostwald*.

2. Bahan

Bahan baku yang digunakan adalah Aquadest, Asam Klorida 5%, Gelatin Komersil, Gliserol, Glukosa, Kitosan, Kulit dan tulang kaki ayam broiler, N-Hexan, Natrium karboksi metil selulosa, Natrium Hidroksida 0,1N, Natrium Periodat, Sukrosa.

D. Metode Kerja

1. Pengambilan Sampel

Sampel berupa kulit dan tulang kaki ayam pedaging (Broiler) diambil dari pasar Terong.

2. Pengolahan Sampel

Kulit dan tulang kaki ayam pedaging diolah menjadi gelatin melalui beberapa tahap:

a) Degreasing

Kulit dan tulang kaki ayam pedaging yang telah diperoleh, dicuci atau dibersihkan. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada kulit. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan pemanasan pada air mendidih selama 30 menit. Selanjutnya sampel dipotong 3 cm untuk memperbesar luas permukaan. Kemudian sampel dicuci dengan air mengalir lalu dikeringkan selama 2 x 24 jam (Huda, 2013).



Gambar 4. Proses pencucian sampel dengan air mengalir



Gambar 5. Proses pengeringan sampel setelah dipotong kecil

b) Pembebasan Lemak

Khusus untuk sampel kulit ayam yang telah dikeringkan, selanjutnya dibebaskan lemak. Dilakukan dengan cara direndam dengan pelarut N-Hexan dengan perbandingan sampel dengan pelarut (1:2) selama 3 x 24 jam. Sampel disaring dan dicuci dengan air mengalir (Rafieian, Keramat, & Kadivar, 2013).



Gambar 6. Proses perendaman sampel kulit ayam dengan pelarut n-hexan

c) *Demineralisasi*

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium dan garam-garam mineral yang terdapat di dalam tulang sehingga tulang yang dihasilkan menjadi lunak atau disebut *ossein* yang terdapat kolagen di dalamnya. Sebelum dilakukan

demineralisasi, terlebih dahulu sampel kulit dan tulang kaki ayam direndam dengan NaOH 0,1 N selama untuk menghilangkan protein nonkolagen pada sampel. Kemudian proses *demineralisasi* dilakukan menggunakan larutan asam klorida 5% dengan lama perendaman hingga membentuk *ossein*. *Ossein* dicuci dengan menggunakan air mengalir sampai pHnya netral (Huda, 2013).



(A)

(B)

Gambar 7. Proses perendaman sampel dengan pelarut HCl

(A) Sampel Kulit Ayam (B) Sampel Tulang Kaki Ayam

d) Ekstraksi

Gelatin diekstraksi dari *ossein* yang ber-pH netral dengan perbandingan *ossein* dengan aquadest adalah 1 : 1 (b/v). Ekstraksi dilakukan di dalam oven pada suhu 70°C selama 5 jam. Kemudian disaring dengan kain *flannel*.

e) Pengeringan

Cairan pekat gelatin yang diperoleh dikeringkan dengan oven pada suhu 50°C hingga kering. Setelah kering kemudian dihaluskan.

3. Analisis Kuantitatif Hasil Ekstraksi Gelatin

a) Penentuan Rendemen

Rendemen ditentukan dengan cara gelatin yang telah dikeringkan kemudian ditimbang. Hasil penimbangan tersebut dibagi dengan berat sampel yang digunakan untuk membuat gelatin tersebut (Association Official Agricultur Chemist, 1995).

$$\% \text{ Rendemen} = \frac{\text{Berat gelatin}}{\text{Berat sampel}} \times 100\%$$

b) Penentuan Kadar Abu

Krus kosong dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 300°C selama 30 menit, dilakukan sebanyak 3 kali hingga bobot krus kosong adalah konstan. Kemudian gelatin ditimbang sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam krus lalu ditimbang bobot awalnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 600°C selama 5 jam. Proses penguapan dilakukan sampai semua bahan berubah warna menjadi abu-abu, kemudian ditimbang (Association Official Agricultur Chemist, 1995).

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat abu}}{\text{Berat gelatin}} \times 100\%$$

c) pH

Sampel gelatin sebanyak 1 gram ditimbang dan dilarutkan ke dalam air pada suhu 80°C lalu ditambahkan air hingga 100 ml. pH diukur pada suhu 25°C menggunakan pH meter yang telah dikalibrasi terlebih dahulu (Tazwir, 2007).

d) Viskositas

Sampel ditimbang sebanyak 1 g dan dilarutkan dalam air suling 15 ml (6,67%) pada suhu 70°C selama 15 menit. Larutan gelatin kemudian diukur

viskositasnya pada suhu 20°C menggunakan alat viskometer *Ostwald* (Tazwir, 2007), kemudian diamati kurva yang dihasilkan.

e) Penentuan karakteristik FTIR

Sampel gelatin dianalisis FTIR dengan melihat nilai ATR (*attenuated total reflection*). Nilai ATR diukur pada 400 sampai 4000 cm^{-1} . dilakukan pengukuran absorbansi dan *collect base line* (Siimon, 2014).

f) Pengujian titik gelatinisasi

Gelatin 1 g dilarutkan dengan air suling 15 ml lalu dipanaskan pada suhu 70°C. Larutan didinginkan pada suhu kamar lalu 10 ml larutan dimasukkan dalam tabung reaksi yang dihubungkan dengan termometer raksa kemudian diberikan es pada keliling luar bagian tabung reaksi. Titik gelatinisasi adalah suhu ketika larutan gelatin mulai menjadi gel pada permukaan larutan dan pada dasar tabung reaksi (Setiawati, 2009).

g) Pengujian waktu gelatinisasi

Gelatin 1 g dilarutkan dengan air suling 15 ml lalu dipanaskan pada suhu 70°C. Larutan didinginkan pada suhu kamar lalu 10 ml larutan dimasukkan dalam tabung reaksi yang dihubungkan dengan termometer raksa kemudian diberikan es pada keliling luar bagian tabung reaksi. Waktu gelatinisasi adalah waktu yang diperlukan larutan gelatin untuk menjadi gel pada suhu tertentu (Setiawati, 2009).

4. Pembuatan Gelatin Taut Silang

a) Bahan pentaut silang kitosan

Gelatin taut silang dibuat dengan melarutkan kitosan 0,5 g dalam larutan asam asetat 1% sebanyak 10 ml lalu diaduk selama 15 menit. Larutan ke-2 dibuat dengan melarutkan gelatin 0,5 g dalam air suling 100 ml kemudian dipanaskan pada suhu 70°C selama 15 menit.

Larutan kitosan dicampurkan ke dalam larutan gelatin dengan perbandingan (1:1) lalu diaduk pada suhu kamar. Larutan natrium sulfat 20% ditambahkan dalam campuran sebanyak 1 ml. Campuran dipanaskan dalam oven dengan suhu 70°C. Gelatin taut silang lalu dihaluskan (Hussain & Maji, 2008).

b) Bahan pentaut silang glukosa

Pembuatan gelatin taut silang dilakukan dengan membuat larutan glukosa 0,1 g dalam 10 ml larutan asam asetat 10 M, lalu ditambahkan larutan gelatin 0,89 g dalam air suling sebanyak 10 ml (25%), larutan gelatin dibuat dengan pemanasan pada suhu 70°C selama 15 menit. Campuran larutan gelatin dan glukosa lalu diaduk dengan kecepatan 200 rpm selama 15 menit. Campuran lalu dipanaskan dalam oven dengan suhu 70°C selama 4 jam. Gelatin tertaut silang yang diperoleh dikeringkan lalu dihaluskan (Siimon, 2014).

c) Bahan pentaut silang gliserol

Gelatin taut silang dibuat dengan melarutkan gelatin 0,669 g dalam air suling 15 ml, ditambahkan larutan asam sitrat 2,5 g dalam 10 ml (20%). Lalu dipanaskan pada suhu 80°C sampai 30 menit dengan pengadukan 200 rpm selama 30 menit. Campuran didinginkan lalu ditambahkan gliserol 0,334 g ke dalam larutan gelatin dan asam sitrat, lalu ditambahkan 1 ml NaOH 1N untuk membuat larutan suasana basa. Campuran dipanaskan pada suhu 80°C selama 30 menit dengan pengadukan 200 rpm selama 15 menit. Larutan didinginkan dalam suhu ruang selama 48 jam. Gelatin hasil taut silang dikeringkan lalu dihaluskan (Urangga, 2016).

d) Bahan pentaut silang sukrosa

Bahan pentaut sukrosa 3,42 g dilarutkan dalam 50 ml air suling (0,01 mol), kemudian dioksidasi dengan NaIO₄ 0,416 g (0,02 mol) lalu didiamkan dalam ruang gelap selama 6 jam.

Gelatin taut silang dibuat dengan melarutkan sukrosa teroksidasi 2% dalam 10 ml etanol lalu ditambahkan larutan gelatin 0,5 g dalam 10 ml air suling, pembuatan larutan gelatin dilakukan pada suhu 70°C. Campuran gelatin dan sukrosa diaduk dengan kecepatan 200 rpm kemudian dipanaskan dalam oven dengan suhu 50°C selama 72 jam. Gelatin taut silang yang diperoleh lalu dihaluskan (Jalaja & James, 2015).

e) Bahan pentaut silang natrium karboksi metil selulosa

Natrium karboksi metil selulosa sebanyak 0,2 g dilarutkan dalam 10 ml etanol (2%), lalu ditambahkan larutan gelatin 0,5 g dalam 10 ml air suling, pembuatan larutan gelatin dilakukan dengan pemanasan pada suhu 70°C. Campuran gelatin dan natrium karboksi metil selulosa dipanaskan dalam oven dengan suhu 50°C selama 72 jam. Gelatin taut silang kemudian dihaluskan.

5. Analisis Kuantitatif Gelatin Taut Silang

Pengukuran viskositas, penentuan karakteristik FTIR, pengujian suhu gelatinisasi, dan pengujian waktu gelatinisasi dilakukan sesuai dengan prosedur pada bagian 3 dari prosedur pengerjaan.

6. Analisis Pengaruh Konsentrasi terhadap Viskositas

Sampel gelatin ditimbang 1 gram dan dilarutkan dengan aquadest 15 ml pada suhu 60°C hingga larut, kemudian diukur viskositasnya pada suhu 20°C dengan viskometer *ostwald* (Tazwir, 2007), kemudian ditambahkan 5 ml aquadest lalu diukur viskositasnya pada suhu yang sama, dilakukan sampai 5 deret konsentrasi (6,67%; 5,00%; 4,00%; 3,33%; dan 2,80%), kemudian diamati kurva yang dihasilkan.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Organoleptis Gelatin Sampel

Tabel 3. Hasil Uji Organoleptis

Sampel	Warna	Bau	Bentuk	Rasa
Gelatin kulit ayam	Putih kekuningan	Bau khas ayam	Semi padat	Halus
Gelatin tulang kaki ayam	Kuning kecoklatan	Bau khas ayam	Semi padat	Halus
Gelatin komersil	Putih kekuningan	Bau khas	Semi padat	Halus

2. Uji Karakteristik Sifat Fisika-Kimia Gelatin Sampel

Tabel 4. Hasil Uji Karakteristik Sifat Fisika-Kimia

Karakteristik Fisika Kimia	Gelatin Kulit Ayam	Gelatin Tulang Kaki Ayam	Gelatin Komersil
Rendemen (%)	6	7	-
Viskositas (cPs)	1,4751	1,6259	2,5788
Kadar Abu (%)	1,25	1,57	0,70
pH	5,5	4,6	4,9
Titik Gelatinisasi (°C)	2	2	3
Waktu Gelatinisasi (detik)	659,7	731,4	252,1

3. Uji Titik dan Waktu Gelatinisasi Gelatin Taut Silang

Tabel 5. Hasil Uji Titik dan Waktu Gelatinisasi Gelatin Tertaut Silang

No	Sampel		Titik Gelatinisasi (°C)					Waktu Gelatinisasi (detik)				
			Replikasi			Rata-rata	SD	Replikasi			Rata-rata	SD
			I	II	III			I	II	III		
1	Gelatin (25%) + Glukosa (5%)	GKA	2	3	2	2	1	393,0	315,0	373,8	360,6	40,6
		GTKA	2	2	2	2	0	549,0	564,6	607,2	573,6	30,1
		GK	8	6	5	6	2	502,8	508,2	451,8	487,6	31,1
2	Gelatin (5%) + Sukrosa (2%)	GKA	3	2	2	2	1	550,8	794,4	612,6	652,6	126,6
		GTKA	2	2	2	2	0	672,6	666,0	685,2	674,6	9,8
		GK	6	6	5	6	1	303,6	306,0	258,6	289,4	26,7
3	Gelatin (0,04%) + Kitosan (0,04%)	GKA	3	3	3	3	0	443,4	427,2	426,0	432,2	9,7
		GTKA	4	3	3	3	1	504,6	573,6	510,0	529,4	38,4
		GK	13	14	10	12	2	215,4	201,0	252,6	223,0	26,6
4	Gelatin (40%) + Gliserol (20%)	GKA	4	5	5	5	1	367,2	384,0	441,0	397,4	38,7
		GTKA	4	4	5	4	1	571,8	559,2	496,8	542,6	40,2
		GK	10	9	11	10	1	319,8	367,2	270,0	319,0	48,6
5	Gelatin (5%) + NaCMC (2%)	GKA	3	4	3	3	1	319,8	391,2	265,8	325,6	62,9
		GTKA	3	3	3	3	0	921,0	1035,6	984,6	980,4	57,4
		GK	6	7	6	6	1	663,6	630,6	675,6	656,6	23,3

Ket : GKA = Gelatin Kulit Ayam

GTKA = Gelatin Tulang Kaki Ayam

GK = Gelatin Komersil

4. Uji Viskositas Gelatin Sampel dan Bahan Pentaut Silang

Tabel 6. Hasil Uji Viskositas Gelatin Sampel dan Bahan Pentaut Silang


No	Sampel	Viskositas (cPs)			Rata-rata	SD	% RSD	
		I	II	III				
1	Gelatin (25%) + Glukosa (5%)	GKA	1,5072	1,6881	1,6881	1,6278	0,1044	6,4150
		GTKA	1,5225	1,7052	1,6139	1,6139	0,0914	5,6604
		BP	1,1367	0,9397	0,9549	1,0104	0,1096	10,8513
2	Gelatin (5%) + Sukrosa (2%)	GKA	1,1685	1,1685	1,2284	1,1885	0,0346	2,9110
		GTKA	1,0907	1,1362	1,0453	1,0907	0,0454	4,1667
		BP	1,2374	1,2374	1,3749	1,2832	0,0794	6,1859
3	Gelatin (0,04%) + Kitosan (0,04%)	GKA	1,5477	1,4125	1,4576	1,4726	0,0689	4,6761
		GTKA	1,3883	1,4798	1,4340	1,4340	0,0458	3,1915
		BP	2,8373	2,9859	2,7779	2,8670	0,1071	3,7363
4	Gelatin (40%) + Gliserol (20%)	GKA	1,3744	1,6915	1,6009	1,5556	0,1634	10,5016
		GTKA	1,3730	1,4798	1,4035	1,4188	0,0550	3,8769
		BP	1,4039	1,2635	1,2635	1,3103	0,0811	6,1859
5	Gelatin (5%) + NaCMC (2%)	GKA	1,1685	1,1685	1,2284	1,1885	0,0346	2,9110
		GTKA	1,0907	1,1362	1,0453	1,0907	0,0454	4,1667
		BP	5,2816	5,8008	5,5783	5,5536	0,2605	4,6909

Ket : GKA = Gelatin Kulit Ayam


GTKA = Gelatin Tulang Kaki Ayam

BP = Bahan Pentaut

5. Uji FTIR Gelatin Taut Silang




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Sukrosa
(B)

Gambar 8. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Sukrosa
(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Sukrosa




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Sukrosa
(B)

Gambar 9. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Sukrosa
(A) Gelatin Tulang Kaki Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Sukrosa




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Glukosa
(B)

Gambar 10. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Glukosa
(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Glukosa




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Glukosa
(B)

Gambar 11. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Glukosa
(A) Gelatin Tulang Kaki Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Glukosa




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Gliserol
(B)

Gambar 12. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Gliserol
(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Gliserol




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Gliserol
(B)

Gambar 13. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Gliserol
(A) Gelatin Tulang Kaki Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Gliserol




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam Taut Silang NaCMC
(B)

Gambar 14. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang NaCMC
(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Kulit Ayam Taut Silang NaCMC




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang NaCMC
(B)

Gambar 15. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang NaCMC
(A) Gelatin Tulang Kaki Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang NaCMC




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam
(A)




Ket : — = Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Kitosan
(B)

Gambar 16. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Kitosan
(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Kitosan



Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam
(A)



Ket : — = Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Kitosan
(B)

Gambar 17. Spektrum Serapan FTIR Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Kitosan
(A) Gelatin Tulang Kaki Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Kitosan

6. Uji Pengaruh Konsentrasi terhadap Viskositas Gelatin Taut Silang

Tabel 7. Hasil Uji Viskositas Gelatin Tertaut Silang pada Berbagai Konsentrasi

Sampel	Viskositas Sampel						
GKA + Glukosa	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	5,13	4,91	3,85	3,52	1,84
		II	6,06	5,06	3,94	2,85	1,75
		III	5,09	4,84	3,88	2,78	2,66
		Rata-rata	5,43	4,94	3,89	3,05	2,08
Viskositas (cPs)		8,0529	7,3399	5,7825	4,5752	3,1163	
GTKA + Glukosa	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	5,81	4,91	3,88	2,81	1,66
		II	5,91	4,94	3,84	2,79	0,91
		III	5,87	4,87	3,87	2,78	1,34
		Rata-rata	5,86	4,91	3,86	2,79	1,30
Viskositas (cPs)		8,6710	7,2750	5,7269	4,1321	1,9385	
GKA + Sukrosa	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	6,15	5,10	3,91	2,87	0,90
		II	6,09	4,86	3,97	2,87	1,31
		III	6,10	5,03	3,90	2,94	0,84
		Rata-rata	6,11	5,00	3,93	2,89	1,02
Viskositas (cPs)		9,0292	7,4204	5,8062	4,3042	1,5098	
GTKA + Sukrosa	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	7,03	5,85	4,81	3,82	1,69
		II	6,91	5,87	4,85	3,79	2,15
		III	6,97	5,84	4,82	3,94	1,72
		Rata-rata	6,97	5,85	4,83	3,85	1,85
Viskositas (cPs)		10,2735	8,6401	7,1534	5,7162	2,7506	
GKA + Kitosan	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	8,09	7,97	6,94	5,60	4,81
		II	8,16	7,47	6,95	5,34	4,55
		III	8,10	6,98	6,94	4,97	4,35
		Rata-rata	8,12	7,47	6,94	5,30	4,57
Viskositas (cPs)		11,9740	11,0809	10,3623	7,8883	6,7866	
GTKA + Kitosan	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	7,06	6,97	5,85	4,75	2,76

		II	7,18	6,91	5,85	4,81	2,80
		III	7,10	6,97	5,80	4,80	2,78
		Rata-rata	7,11	6,95	5,83	4,79	2,78
	Viskositas (cPs)		10,5319	10,3315	8,6626	7,1122	4,1285
GKA + Gliserol	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	5,72	4,28	3,12	0,94	0,87
		II	5,50	3,89	3,06	1,03	0,71
		III	5,56	4,25	3,03	1,01	0,84
		Rata-rata	5,59	4,14	3,07	0,99	0,81
Viskositas (cPs)		8,3305	6,1438	4,5684	1,4762	1,2004	
GTKA + Gliserol	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	5,25	4,97	3,88	1,81	0,81
		II	5,16	4,93	3,94	2,25	0,78
		III	5,21	4,25	4,03	1,94	1,14
		Rata-rata	5,21	4,72	3,95	2,00	0,91
Viskositas (cPs)		7,7270	7,0051	5,8672	2,9719	1,3588	
GKA + NaCMC	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	5,37	4,87	3,41	2,07	1,05
		II	5,71	4,49	3,25	2,16	1,07
		III	6,12	4,56	3,37	2,09	1,05
		Rata-rata	5,73	4,64	3,34	2,11	1,06
Viskositas (cPs)		8,4986	6,8936	5,0169	3,1612	1,5890	
GTKA + NaCMC	Konsentrasi		6,67%	5,00%	4,00%	3,33%	2,80%
	Waktu alir (detik)	I	6,75	5,66	4,72	3,57	2,15
		II	6,69	5,62	5,19	4,26	1,88
		III	6,75	5,56	5,28	3,49	1,94
		Rata-rata	6,73	5,61	5,06	3,77	1,99
Viskositas (cPs)		10,0052	8,3354	7,5416	5,6492	2,9886	

Ket : GKA = Gelatin Kulit Ayam

GTKA = Gelatin Tulang Kaki Ayam

B. Pembahasan

Manusia diciptakan Allah swt. untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia diberikan kewenangan besar untuk mengurus bumi. Oleh karena itu, segala apa yang

terdapat di bumi diperuntukkan bagi manusia. Manusia boleh memanfaatkan semua itu untuk keperluan hidupnya dengan sebaik-baiknya.

Demikian pula binatang diciptakan Allah swt. untuk melayani kepentingan manusia. Manusia boleh memanfaatkannya untuk keperluan seperti membantu pekerjaan, menjadikannya kendaraan, bahkan untuk memakannya.

Pengobatan dengan babi telah digunakan secara luas mulai dari pemanfaatan organ seperti kulit, sampai pemanfaatan hasil produksi dari hewan tersebut seperti gelatin. Babi merupakan hewan yang diharamkan oleh syari'at Islam. Berobat dengan sesuatu yang Allah swt. haramkan, pada asalnya ulama madzhab sepakat tidak membolehkannya dengan beralasan, dari Abu Hurairah ia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الدَّوَاءِ الخَبِيثِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari obat yang khobits (yang haram atau kotor).” (HR. Abu Daud no. 3870, Tirmidzi no. 2045 dan Ibnu Majah no. 3459).

Namun dalam kondisi darurat, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama madzhab dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat masyhur dari madzhab Hanafiyah tetap mengharamkan. Sedangkan para ulama dari kalangan madzhab Syafi'iyah dan sebagian dari kalangan Hanafiyah membolehkan, sebagaimana Nabi Muhammad saw. menganjurkan suku ‘ukl dan ‘uraynah berobat dengan meminum air kencing unta.

Namun untuk lebih berhati-hati, sebaiknya berobat dengan yang Allah swt. halalkan. Ada empat kriteria yang diharamkan pada binatang, sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Terjemahnya :

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (Departemen Agama, 2006).

Empat kriteria yang diharamkan pada binatang itu adalah bangkai, darah, babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Dari ke-empat kriteria ini, hanya satu yang mengharamkan zat binatang yaitu babi. Sedangkan ke-tiga yang lainnya (bangkai, darah, dan sembelihan untuk selain Allah) berlaku untuk semua binatang.

1. Bangkai

Bangkai adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia misalnya dengan menyembelihnya atau dengan berburu.

Bangkai ini hukumnya haram, kecuali yang nabi Muhammad saw. halalkan dalam sabdanya :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ

“*Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah, adapun dua macam bangkai adalah: (bangkai) belalang dan ikan, dan dua macam darah adalah limpa dan hati*” [HR. Ahmad dan Ibnu Mâjah].

Sabda nabi Muhammad saw. ketika ditanya tentang air laut :

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Air laut itu suci, (dan) halal bangkainya” [HR Abu Dawud, Tirmidzi, an-Nasâ-i, Ibnu Mâjah, dan Ibnu Abi Syaibah].

2. Darah

Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir, bukan darah yang merupakan organ dalam binatang seperti hati dan limpa. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa (*thihal*), maka jawab beliau: “Makanlah!”. Orang-orang kemudian bertanya: “Itu kan darah ?” Maka jawab beliau: “Darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir”.

Oleh karena itu, dalam penyembelihan cara islam, darah binatang yang disembelih itu mengalir semuanya ke luar sehingga daging yang diperoleh adalah daging yang benar-benar bersih.

3. Babi

Babi adalah satu-satunya binatang yang diharamkan semata-mata karena zatnya sebagaimana yang Allah swt. sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Sehingga kita sebagai umat muslim tidak boleh menjadikannya sebagai makanan.

4. Binatang yang disembelih untuk selain Allah

Kaum penyembah berhala (*watsaniyyin*) dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala seperti Latta dan Uzza. Kemudian sembelihan tersebut dipersembahkan dalam upacara seserahan makanan ke laut agar penguasa laut berkenan berbaik hati memberikan ikan lebih banyak kepada para nelayan. Ini jelas merupakan tindakan syirik kepada Allah.

Kaidah yang mesti diperhatikan dalam masalah hewan sembelihan: “Segala hewan sembelihan yang berasal dari orang yang sah untuk menyembelih (muslim dan ahli kitab), maka hukum asalnya adalah halal sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa hewan tersebut terlarang/haram untuk dikonsumsi”.

Penerapan kaidah ini:

1. Jika ada daging sembelihan yang berasal dari orang yang mengaku muslim, maka kita tidak perlu mencari tahu apakah hewan ini disembelih dengan cara yang syar’i atau tidak, apakah orang yang menyembelih tadi melaksanakan shalat atau tidak. Alasannya, karena seorang muslim adalah orang yang berhak untuk menyembelih hewan tadi. Selama itu datang darinya, maka kita hukuminya halal sampai ada indikasi yang menunjukkan bahwa hasil sembelihan tersebut haram untuk dimakan. Mungkin karena cara menyembelihnya jelas-jelas tidak syar’i atau orang yang menyembelih tidak shalat. Menurut pendapat terkuat, orang yang tidak pernah shalat sama sekali dihukumi kafir sehingga sembelihannya haram untuk dimakan.

2. Begitu pula jika daging sembelihan tersebut berasal dari orang Nashrani atau Yahudi (Ahli Kitab). Selama itu berasal dari mereka, kita hukuminya halal sampai ada indikasi yang menunjukkan bahwa sembelihan tersebut adalah hasil penyembelihan yang tidak syar’i, mungkin karena ia jelas-jelas menyebut nama selain Allah ketika menyembelihnya (Utsaimin, 2012).

Adapun ayam yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini berasal dari tempat pemotongan ayam yang ada di pasar Terong milik seorang muslim sehingga bisa disimpulkan bahwa sampel yang digunakan adalah halal.

Pengolahan gelatin dari kulit dan tulang kaki ayam melalui beberapa tahap:

1. *Degreasing*

Sampel berupa kulit dan tulang kaki ayam dari pasar Terong dalam kondisi segar, dicuci atau dibersihkan. Proses pembersihan dilakukan dengan cara membuang kotoran, sisa daging, lemak, pada kulit. Untuk memudahkan proses pembersihan, dapat dilakukan dengan pemanasan pada air mendidih selama 30 menit. Selanjutnya sampel dipotong 3 cm untuk memperbesar luas permukaan. Kemudian sampel dicuci dengan air mengalir lalu dikeringkan selama 2 x 24 jam.

2. Pembebasan Lemak

Khusus untuk sampel kulit ayam yang mengandung lemak sebagai faktor pengotor, dilakukan pembebasan lemak dengan cara direndam dengan pelarut N-Hexan dengan perbandingan sampel dengan pelarut (1:2) selama 3 x 24 jam. Sampel disaring dan dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya direndam dengan NaOH 0,1 N untuk menghilangkan protein nonkolagen pada sampel.

3. *Demineralisasi*

Demineralisasi merupakan proses penghilangan kalsium dan garam-garam mineral yang terdapat di dalam tulang sehingga tulang yang dihasilkan menjadi lunak atau disebut *ossein* yang terdapat kolagen di dalamnya. Selain untuk melarutkan kalsium dan garam-garam mineral, proses *demineralisasi* ini juga akan mengubah rantai *triple helix* (kolagen) menjadi rantai tunggal (gelatin). Proses *demineralisasi* dilakukan menggunakan larutan asam klorida 5% dengan lama perendaman hingga membentuk *ossein*. *Ossein* dicuci dengan menggunakan air mengalir sampai pHnya netral.

4. Ekstraksi

Gelatin diekstraksi dari *ossein* yang ber-pH netral dengan perbandingan *ossein* dengan aquadest adalah 1 : 1 (b/v). Ekstraksi dilakukan di dalam oven pada suhu 70°C selama 5 jam. Kemudian disaring dengan kain *flannel*.

5. Pengerinan

Cairan pekat gelatin yang diperoleh dikeringkan dengan oven pada suhu 50°C hingga kering. Setelah kering kemudian dihaluskan.

Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu:

Pengamatan organoleptis dilakukan dengan mengamati warna, bau, bentuk dan rasa pada gelatin hasil ekstraksi. Berdasarkan pengamatan, gelatin kulit ayam memiliki warna putih kekuningan, bau khas ayam, bentuk semi padat, serta rasa halus. Gelatin tulang kaki ayam memiliki warna kuning kecoklatan, bau khas ayam, bentuk semi padat, serta rasa halus. Dan gelatin komersil memiliki warna putih kekuningan, bau khas, bentuk semi padat, serta rasa halus. Dari pengamatan organoleptis, dapat disimpulkan bahwa gelatin kulit ayam lebih memenuhi kemiripan dari gelatin komersil yang beredar saat ini dibandingkan gelatin tulang kaki ayam.

Perhitungan kadar rendemen merupakan salah satu parameter penting dalam ekstraksi gelatin yaitu untuk mengetahui tingkat efisien dari proses ekstraksi yang dilakukan. Rendemen merupakan persentase gelatin yang dihitung berdasarkan perbandingan antara gelatin serbuk yang dihasilkan dengan berat bahan baku yang telah dibersihkan. Berdasarkan data hasil penelitian, maka diperoleh nilai rendemen (%) yaitu: sampel gelatin kulit ayam sebesar 6%, dan sampel gelatin tulang kaki ayam sebesar 7%.

Viskositas (kekentalan) gelatin merupakan salah satu sifat fisik gelatin yang cukup penting. Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan gelatin sebagai larutan pada konsentrasi dan suhu tertentu (Rusli A. , 2004). Nilai viskositas berhubungan dengan panjang rantai asam amino gelatin. Semakin panjang rantai asam amino gelatin, maka nilai viskositasnya juga akan semakin tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, nilai viskositas gelatin kulit ayam sebesar 1,4751 cPs, dan pada tulang kaki ayam sebesar 1,6259 cPs. Sedangkan nilai viskositas gelatin komersil sebesar 2,5788 cPs. Semua sampel kecuali gelatin kulit ayam memenuhi syarat standar nilai viskositas yang ditetapkan oleh GMIA yaitu 1,5-7,5 cPs atau 15-75 mPs.


Pengukuran kadar abu dilakukan dengan memasukkan krus kosong ke dalam tanur dengan suhu 300°C selama 30 menit, dilakukan sebanyak 3 kali hingga bobot krus kosong adalah konstan. Kemudian gelatin ditimbang sebanyak 1 gram, dimasukkan ke dalam krus lalu ditimbang bobot awalnya. Setelah itu dimasukkan ke dalam tanur dengan suhu 600°C selama 5 jam. Proses penguapan dilakukan sampai semua bahan berubah warna menjadi abu-abu, kemudian ditimbang. Kadar abu yang diperoleh pada sampel kulit ayam adalah 1,25%, pada sampel tulang kaki ayam adalah 1,57%, dan pada gelatin komersil adalah 0,70%. Sedangkan persyaratan menurut GMIA untuk kadar abu gelatin maksimum 0,30-2,00%. Dengan demikian, kadar abu pada penelitian ini telah memenuhi standar persyaratan menurut GMIA.

Nilai pH atau derajat keasaman gelatin merupakan salah satu parameter penting dalam standar mutu gelatin. Pengukuran nilai pH larutan gelatin penting dilakukan karena pH larutan gelatin mempengaruhi sifat-sifat yang lainnya seperti kestabilan, serta akan berpengaruh juga pada aplikasi gelatin dalam produk. Gelatin

dengan pH netral akan bersifat stabil dan penggunaannya akan menjadi lebih luas (Setiawati, 2009).

Berdasarkan penelitian ini, didapatkan bahwa pH sampel gelatin kulit ayam adalah 5,5; pH tulang kaki ayam adalah 4,5; dan pH gelatin komersil adalah 4,9. Nilai ini masih memenuhi standar gelatin tipe A yang disyaratkan GMIA yaitu berkisar antara 3,8-6,0.

Titik gelatinisasi adalah suhu ketika larutan gelatin mulai menjadi gel, sedangkan waktu gelatinisasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik gelatinisasi (Setiawati, 2009). Semakin tinggi titik dan semakin rendah waktu gelatinisasi, maka semakin bagus kualitas gelatin karena waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik gel nya lebih cepat. Berdasarkan penelitian, diperoleh titik dan waktu gelatinisasi yang paling baik yaitu pada gelatin komersil karena hanya butuh waktu 252,1 detik untuk mencapai titik gel nya pada suhu 3°C.




Gambar 18. Histogram Pengujian Karakteristik Gelatin

Pada penyiapan sampel gelatin taut silang, hasil menunjukkan bahwa gelatin komersil memiliki titik dan waktu gelatinisasi yang paling baik dibandingkan sampel gelatin kulit ayam dan tulang kaki ayam. Dengan nilai rata-rata titik gelatinisasinya adalah 12°C dan waktu gelatinisasi 223 detik. Pada sampel gelatin kulit ayam, rata-rata titik gelatinisasi yang paling baik yaitu pada penyiapan untuk taut silang dengan gliserol sebesar 5°C dengan waktu 397,4 detik. Sedangkan pada sampel gelatin tulang kaki ayam, rata-rata titik gelatinisasi yang paling baik yaitu juga pada penyiapan untuk taut silang dengan gliserol sebesar 4°C dengan waktu 542,6 detik.


Pengujian viskositas dilakukan pada semua bahan pentaut silang agar kita bisa meyakini bahwa adanya perubahan viskositas yang terjadi pada sampel yang telah ditaut silang merupakan pengaruh dari pentautan silang, bukan pengaruh dari nilai viskositas bahan pentaut silang.

Hasil pengujian viskositas untuk semua bahan pentaut silang adalah : glukosa 1,0104 cPs, sukrosa 1,2832 cPs, kitosan 2,8670 cPs, gliserol 1,3103 cPs, dan NaCMC 5,5536 cPs. Diketahui bahwa nilai viskositas dari NaCMC menunjukkan angka yang paling tinggi sebelum ditaut silang. Sehingga untuk mengetahui bahan pentaut silang yang paling berpengaruh terhadap peningkatan viskositas, maka yang perlu dilihat adalah selisih peningkatannya.




Gambar 19. Histogram Pengujian Viskositas Bahan Pentaut Silang

Adapun hasil pengujian viskositas gelatin taut silang dengan glukosa, sukrosa, kitosan, gliserol, dan NaCMC pada sampel gelatin kulit ayam, secara berturut-turut adalah 8,0529 cPs; 9,0292 cPs; 11,9740 cPs; 8,3305 cPs; dan 8,4986 cPs. Sedangkan pada sampel gelatin tulang kaki ayam, secara berturut-turut adalah 8,6710 cPs; 10,2735 cPs; 10,5319 cPs; 7,7270 cPs; dan 10,0052 cPs.




Gambar 20. Histogram Perbandingan Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam

Jika dilihat dari gambar histogram di atas, maka didapatkan bahwa nilai viskositas dari gelatin kulit ayam yang paling tinggi yaitu setelah ditaut silang dengan kitosan dengan nilai viskositas 11,9740 cPs. Namun bukan berarti bahwa kitosan lah yang paling baik dalam meningkatkan nilai viskositas dari gelatin kulit ayam. Untuk mengetahuinya, perlu dibandingkan selisih nilai viskositas dari gelatin sampel dan bahan pentaut dengan nilai viskositas dari hasil taut silang untuk melihat persentase kenaikannya.




Gambar 21. Histogram Persen Kenaikan Viskositas Gelatin Taut Silang dari Kulit Ayam

Dari gambar histogram di atas, dapat dilihat bahwa bahan pentaut yang paling baik dalam meningkatkan nilai viskositas dari gelatin kulit ayam adalah sukrosa yaitu dengan peningkatan sebesar 72,63%.



Gambar 22. Histogram Perbandingan Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam

Jika dilihat dari gambar histogram di atas, maka didapatkan bahwa nilai viskositas dari gelatin tulang kaki ayam yang paling tinggi yaitu setelah ditaut silang dengan kitosan dengan nilai viskositas 10,5319 cPs. Namun bukan berarti bahwa kitosan lah yang paling baik dalam meningkatkan nilai viskositas dari gelatin tulang kaki ayam. Untuk mengetahuinya, perlu dibandingkan selisih nilai viskositas dari gelatin sampel dan bahan pentaut dengan nilai viskositas dari hasil taut silang untuk melihat persentase kenaikannya.



Gambar 23. Histogram Persen Kenaikan Viskositas Gelatin Taut Silang dari Tulang Kaki Ayam

Dari gambar histogram di atas, dapat dilihat bahwa bahan pentaut yang paling baik dalam meningkatkan nilai viskositas dari gelatin tulang kaki ayam adalah sukrosa yaitu dengan peningkatan sebesar 76,89%.

Dengan demikian, bahan pentaut silang yang paling baik dalam meningkatkan nilai viskositas gelatin sampel adalah sukrosa. Baik pada gelatin kulit ayam maupun pada gelatin tulang kaki ayam.

Secara umum, meningkatnya nilai viskositas gelatin kulit dan tulang kaki ayam bukan merupakan pengaruh dari nilai viskositas bahan pentaut silang. Akan tetapi, meningkatnya nilai viskositas ini merupakan pengaruh dari proses pentautan silang. Setelah ditaut silang, maka rantai asam amino gelatin akan semakin panjang sehingga viskositasnya juga akan semakin meningkat.

Untuk membuktikan bahwa peningkatan nilai viskositas dari gelatin sampel merupakan pengaruh dari proses pentautan silang, maka perlu adanya pengamatan

spektrum hasil serapan FTIR untuk melihat apakah ada pergeseran puncak serapan pada daerah panjang gelombang tertentu. Ketika hal ini terjadi, maka ini menunjukkan bahwa adanya perubahan gugus fungsi yang merupakan hasil reaksi antara gelatin sampel dengan bahan pentaut.

Menurut hasil penelitian gelatin taut silang (Nguyen & Lee, 2010), keberhasilan proses reaksi taut silang ditandai dengan adanya peak yang kuat pada panjang gelombang 1450 cm^{-1} yang mengindikasikan adanya absorpsi gugus aldimin ($\text{HC} = \text{N}$). Gugus aldimin ini adalah hasil interaksi antara gugus aldehid ($-\text{CHO}$) dari bahan pentaut dengan gugus nitrogen dari asam amino lisin pada gelatin. Selanjutnya, juga akan ditemukan pergeseran (perubahan) peak atau adanya peak-peak tambahan (baru) pada daerah amida II ($1470\text{-}1570\text{ cm}^{-1}$).

Pengamatan FTIR pada sampel gelatin kulit maupun tulang kaki ayam menunjukkan adanya peak pada panjang gelombang 1450 cm^{-1} bukan berarti bahwa pada sampel sudah terdapat gugus aldimin. Akan tetapi, pada panjang gelombang tersebut juga menginterpretasikan gugus lain (C-H) selain gugus aldimin (Coates, 2000). Sehingga untuk memastikan bahwa pada sampel hasil taut silang betul-betul terjadi proses pentautan silang, maka dibutuhkan pengamatan pada daerah panjang gelombang yang lain (daerah amida II, $1470\text{-}1570\text{ cm}^{-1}$). Pada daerah amida II, sampel gelatin kulit ayam memiliki peak pada panjang gelombang 1550 cm^{-1} , sedangkan pada sampel gelatin tulang kaki ayam memiliki peak pada panjang gelombang 1520 cm^{-1} dan 1550 cm^{-1} .

Sedangkan pengamatan FTIR pada sampel hasil taut silang, semuanya memiliki peak pada panjang gelombang 1450 cm^{-1} . Hal ini mengindikasikan bahwa pada sampel hasil taut silang memiliki gugus aldimin. Namun untuk membuktikan

bahwa panjang gelombang tersebut menginterpretasikan gugus aldimin (bukan C-H), maka dibutuhkan pengamatan pada daerah amida II. Hasil pengamatan pada daerah amida II dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Hasil Pengamatan FTIR pada Daerah Amida II

Sampel	Hasil Serapan pada Daerah Amida II (1470-1570 cm^{-1})
Gelatin Kulit Ayam	1550
Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Sukrosa	1530
Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Glukosa	1540
Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Gliserol	1540
Gelatin Kulit Ayam Taut Silang NaCMC	1560 & 1580
Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Kitosan	1540
Gelatin Tulang Kaki Ayam	1520 & 1550
Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Sukrosa	1540
Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Glukosa	1540
Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Gliserol	1540
Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang NaCMC	1540 & 1560
Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Kitosan	1540

Pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa sampel gelatin kulit ayam taut silang sukrosa memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1530 cm^{-1} , sampel gelatin kulit ayam taut silang glukosa memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} , sampel gelatin kulit ayam taut silang gliserol memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} , sampel gelatin kulit ayam taut silang NaCMC memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1560 cm^{-1} dan membentuk peak baru pada panjang gelombang 1580 cm^{-1} , sampel gelatin kulit ayam taut silang kitosan memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} , sedangkan pada sampel gelatin tulang kaki ayam taut silang sukrosa memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} dan menghilangkan peak pada panjang gelombang 1520 cm^{-1} , sampel gelatin tulang

kaki ayam taut silang glukosa memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} dan menghilangkan peak pada panjang gelombang 1520 cm^{-1} , sampel gelatin tulang kaki ayam taut silang gliserol memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} dan menghilangkan peak pada panjang gelombang 1520 cm^{-1} , sampel gelatin tulang kaki ayam taut silang NaCMC memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1520 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} dan dari 1550 cm^{-1} ke 1560 cm^{-1} , serta sampel gelatin tulang kaki ayam taut silang kitosan memiliki pergeseran panjang gelombang dari 1550 cm^{-1} ke 1540 cm^{-1} dan menghilangkan peak pada panjang gelombang 1520 cm^{-1} . Hal ini membuktikan bahwa pada sampel gelatin kulit dan tulang kaki ayam telah terjadi proses pentautan silang.

Hasil pengujian viskositas pada sampel gelatin tertaut silang dengan berbagai deret konsentrasi menghasilkan persamaan garis yang akan digunakan untuk mengetahui hubungan konsentrasi dengan nilai viskositas dalam pemanfaatannya sebagai bahan dasar farmasetik.

Dengan demikian, gelatin tertaut silang dapat digunakan secara luas pada berbagai tujuan penggunaan sebagai bahan dasar farmasetik sesuai dengan nilai viskositas yang dibutuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Gelatin dari kulit dan tulang kaki ayam boleh menurut pandangan islam.
2. Kulit dan tulang kaki ayam dapat dijadikan sebagai alternatif sumber gelatin.
3. Bahan pentaut silang yang paling baik untuk meningkatkan nilai viskositas dari gelatin kulit ayam maupun dari gelatin tulang kaki ayam adalah sukrosa.

B. Saran

1. Agar dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pembuatan sediaan farmasi.
2. Diperlukan metode pengukuran karakteristik sifat fisika-kimia yang lebih lengkap.

KEPUSTAKAAN

- Amiruldin, M. (2007). *Pembuatan dan Analisis Karakteristik Gelatin dari Tulang Ikan Tuna (Thunnus albacares)*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Teknologi Pertanian.
- Anasthasia Ananta Carolina Titi Ola, W. H. (2017). Pengaruh Tingkat Kematangan Buah Belimbing (*Averrhoa carambola* L.) dan Konsentrasi Maizena terhadap Karakteristik Fisik, Kimia, dan Organoleptik Lempok Belimbng. *Jurnal Pangan dan Agroindustri* , 5 (2), 23-33.
- Anton, A. &. (1988). *Analisis Pangan*. Bogor: PAU Pangan dan Gizi IPB.
- Apriyantono, & H.A. (t.thn.). *Makalah Halal: Kaitan Antara Syar'i, Teknologi, dan Sertifikasi*. Dipetik Mei 1, 2017, dari www.indohalal.com/doc-halal2.html
- Association Official Agricultur Chemist. (1995). *Official Methods Of Analysis Of* (16 ed.). Washington DC.
- Astawan, M., Hariyadi, P., & Mulyani, A. (2002). Analisis Sifat Reologi Gelatin dari Kulit Ikan Cucut. *Jurnal Teknologi dan Industri Pangan* , XIII (1), 38-46.
- Aziz, N. A., Ibrahim, I., & Raof, N. A. (2014). The Need for Legal Intervention within the Halal Pharmaceutical Industry. *Procedia-Social and Behavioral Sciences* , 121 (1), 124-132.
- Bailey, A., & Light, N. (1989). *Connective Tissue in Meat and Meat Products*.
- Brian G. Sparkes, D. G. (1986). *Paten No. 4572906*. United States.
- Candra Santoso, T. S. (2015). Perbedaan Penggunaan Konsentrasi Larutan Asam Sitrat dalam Pembuatan Gelatin Tulang Rawan Ikan Pari Mondul (*Himantura gerrardi*). *Jurnal Pengolahan dan Bioteknologi Hasil Perikanan* , 4 (2), 106-114.
- Cliche, S., Amiot, J., Avezard, C., & Garlepy, C. (2003). Extraction and Characterization of Collagen with or without Telopeptides from Chicken Skin. *Poul Sci* , 82 (3), 503-509.
- Coates, J. (2000). *Interpretation of Infrared Spectra, A Practical Approach*. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
- Day, R., & Underwood, A. (1990). *Analisis Kimia Kuantitatif*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Departemen Agama. (2006). *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta.

- Ehrlich, H. (2010). *Biological Materials of Marine Origin Vertebrates*. Dordrecht: Springer.
- Fahrul. (2005). *Kajian Ekstraksi Gelatin dari Kulit Ikan Tuna (Thunnus alalunga) dan Karakteristiknya sebagai Bahan Baku Industri Farmasi*. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.
- Febriani, M. (2013). Bahan Cetak Alginat dan Bahan Cetak Alginat Plus Pati Ubi Kayu. *The International Symposium on Oral and Dental Sciences*, (hal. 43-50). Yogyakarta.
- Fernandez-Diaz, M., Montero, .. P., & M.C, G.-G. (2001). Gel Properties of Collagen from Skins of Cod (*Gadus morhua*) and Hake (*Merluccius merluccius*) and Their Modification by the Coenhancers Magnesium Sulphate, Glycerol and Transglutaminase. *Food Chemistry* , 74 (2), 161-167.
- Gelatin Revisited*. (t.thn.). Dipetik Mei 1, 2017, dari Oukosher: <https://oukosher.org/blog/consumer-kosher/gelatin-revisited>
- GME. (t.thn.). *Official Website of GME Gelatin Manufactures of Europe Brussels, Belgium*. Dipetik Mei 1, 2017, dari GME Market Data: www.gelatine.org
- GMIA. (2012). *Gelatin Handbook*. America: Gelatin Manufacturers Institute of America.
- Gudmundson, M., & Hafsteinsson, H. (1997). Gelatin from COD Skins as Affected by Chemical Treatments. *Journal of Food Science* , 62 (1), 37-47.
- Han, S. Y. (1995). Characterization of Bifunctional Cellulase and its Structural Gene. *Journal of Biological Chemistry* , 270 (43), 26012-26019.
- Hermanto, S., & Fatimah, W. (2013). Differentiation of Bovine and Porcine Gelatin Based on Spectroscopic and Electrophoretic Analysis. *Journal of Food and Pharmaceutical Sciences* , 1 (3), 68-73.
- Huda, W. N. (2013). Karakteristik Fisik Dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*Gallus Gallus Bankiva*) Dengan Variasi Lama Perendaman Dan Konsentrasi Asam. *Jurnal Teknosains Pangan* , 2 (3), 70-75.
- Hussain, M. R., & Maji, T. K. (2008). Preparation of Genipin Cross-Linked Chitosan-Gelatin Microcapsules for Encapsulation of Zanthoxylum Limonella Oil (ZLO) using Salting-Out Method. *Journal of Microencapsulation* , 25 (6), 414-420.
- Jalaja, K., & James, N. R. (2015). Electrospun Gelatin Nanofiber: A Facile Cross-Linking Approach using Oxidized Sucrose. *International Journal of Biological Macromolecules* , 73 (1), 270-278.

- Jamilah, & Harvinder. (2002). Properties of Gelatin from Skin of Fish-Black Tilapia (*Oreochromis mossambicus*), and Red Tilapia (*Oreochromis nilotica*). *Food Chemistry* , 77 (1), 81-84.
- Katsir, I. b. (2003). Tafsir Ibnu Katsir. Dalam D. A. Al-Sheikh. Jakarta: Penerbit Penebar Sunnah.
- Khomsatin. (2004). Effect of Extracting Time and Temperature on Yield of Gelatin from Different Fish Offal. *Food Chem* , 107 (1), 700-706.
- Ki, O. L., Danujatmiko, Z., Ayliaawati, & Sudaryanto, Y. (2014). The Prospect of Shrimp Shell Waste as Raw Material in the Gelatin Production. *ARP Journal of Engineering and Applied Sciences* , 9 (11), 2035-2038.
- Lide, D. R. (2005). *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. Boca Raton: CRC Press.
- Muhammda Khairul Umam, H. S. (2014). The Performance of Broiler Rearing in System Stage Floor and Double Floor. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan* , 24 (3), 79-87.
- Nguyen, T.-H., & Lee, B.-T. (2010). Fabrication and Characterization of Cross-Linked Gelatin Electrospun Nanofibers. *Journal Biomedical Science and Engineering* , 3 (1), 1117-1124.
- Rafieian, F., Keramat, J., & Kadivar, M. (2013). Optimization of Gelatin Extraction from Chicken Deboner Residue Using RSM Method. *Journal Food Science Technology* , 50 (2), 374-380.
- Ramadani, D. (2014). *Pengaruh Perbedaan Jenis Asam dan Waktu Demineralisasi pada Nilai Rendemen dan Sifat Fisiko Kimia Gelatin Tulang Sapi Bali*. Skripsi, Universitas Hasanuddin, Fakultas Peternakan.
- Rusli. (2004). *Kajian Proses Ekstraksi Gelatin dari Kulit Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) segar*. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pascasarjana.
- Rusli, A. (2004). *Kajian Proses Ekstraksi Gelatin dari Kulit Ikan Patin (Pangasius hypophthalmus) Segar*. Tesis, Institut Pertanian Bogor, Sekolah Pasca Sarjana.
- Science, G. F. (t.thn.). Dipetik Mei 1, 2017, dari <http://www.gelatin.co.za/glt1.html>
- Setiawati, I. H. (2009). *Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (Lutjanus sp) Hasil Proses Perlakuan Asam*. Skripsi, Institut Pertanian Bogor, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Bogor.


- Siimon. (2014). Effect of Glucose Content on Thermally Cross-Linked Fibrous Gelatin Scaffolds for Tissue Engineering. *Material Science and Engineering* , 42 (1), 538-545.
- Sri Murni Susilowati, D. R. (2016). Kajian Metode Ekstraksi dengan Variasi Konsentrasi Ekstrak Secang (*Caesalpinia sappan* L.) terhadap Karakteristik Permen Jelly Herbal. *Jurnal Teknosains Pangan* , V (2), 28-35.
- Sudarmadji, S., & Suhardi. (1996). *Analisis Bahan Makanan dan Pertanian*. Yogyakarta: Liberty.
- Tazwir. (2007). Optimasi Pembuatan Gelatin dari Tulang Ikan Kaci-Kaci (*Plectorhynchus chaetodonoides* Lac.) menggunakan Berbagai Konsentrasi Asam dan Waktu Ekstraksi. *Jurnal Pascapanen dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* , 2 (1), 35-43.
- Tiara Mappa, H. J. (2013). Formulasi Gel Ekstrak Daun Sasaladahan (*Peperomia pelucida* L) dan Uji Efektivitasnya terhadap Luka Bakar pada Kelinci (*Oryctolages cuniculus*). *Jurnal Ilmiah Farmasi* , 2 (2), 49-55.
- Trade Map*. (t.thn.). Dipetik Mei 1, 2017, dari ITC: <http://www.trademap.org/Bilateral.aspx?nvpm=1|360||842||3503||4|1|1|1|1|1|1|1|1|1>
- Uhi, H. T. (2006). Pemanfaatan Gelatin Tepung Sagu (*Metroxylon sago*) sebagai Bahan Pakan Ternak Ruminansia. *Jurnal Ilmu Ternak* , 6 (2), 108-111.
- Urangga. (2016). Cross-Linking of Fish Gelatins to Develop Sustainable Films with Enhanced Properties. *European Polymer Journal* , 78 (1), 82-90.
- Utama, H. (1997). Gelatin yang Bikin Heboh. *Jurnal Halal LPPOM-MUI* , 18 (1), 10-12.
- Utsaimin, S. M. (2012). *Manzhumah Ushulul Fiqh wa Qowa'idihi*. Arab Saudi: Darul ibnu al-jauzi.
- Vanna Tulyathan, K. C. (2006). Determnation of Starch Gelatinization Temperatures by Means of Polarized Light Intensity Detection. *Journal Science Chulalongkorn University* , 31 (1), 13-24.
- Widyaninggar, A., Triyana, K., & Rohman, A. (2012). Differentiation Between Porcine and Bovine Gelatin in Capsule Shells Based on Amino Acid Profiles and Principal Component Analysis. *Indonesian Journal of Pharmacy/ Majalah Farmasi Indonesia* , 23 (2), 104-109.
- Wong, D. (1989). *Mechanism and Theory in Food Chemistry*. New York: Springer.


LAMPIRAN


Lampiran 1. Skema Kerja

1. Penyiapan Bahan Baku

a. Kulit Ayam Pedaging (Broiler)










3. Pembuatan Gelatin Taut Silang

a. Bahan pentaut silang glukosa




b. Bahan pentaut silang sukrosa







c. Bahan pentaut silang chitosan



4. Analisis Karakteristik Fisika dan Kimia Gelatin Tertaut Silang



5. Analisis pengaruh konsentrasi terhadap viskositas



Lampiran 2. Perhitungan

1. Kadar Rendemen

a. Gelatin Kulit Ayam

Berat kulit ayam = 2200 g

Berat gelatin = 137,28 g

% Rendemen = $\frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Kulit Ayam}} \times 100\%$

= $\frac{137,28 \text{ g}}{2200 \text{ g}} \times 100\%$

= 0,06 x 100%

= 6%

b. Gelatin Tulang Kaki Ayam

$$\begin{aligned}
 \text{Berat tulang kaki ayam} &= 2830 \text{ g} \\
 \text{Berat gelatin} &= 201,84 \text{ g} \\
 \% \text{ Rendemen} &= \frac{\text{Berat Gelatin}}{\text{Berat Tulang Kaki Ayam}} \times 100\% \\
 &= \frac{201,84 \text{ g}}{2830 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,07 \times 100\% \\
 &= 7\%
 \end{aligned}$$

2. Kadar Abu

a. Gelatin Kulit Ayam

$$\begin{aligned}
 \text{Berat krus kosong} &= 20,5045 \text{ g} \\
 \text{Berat krus + abu} &= 20,5170 \text{ g} \\
 \text{Berat abu} &= (\text{Berat krus + abu}) - (\text{Berat krus kosong}) \\
 &= 20,5170 \text{ g} - 20,5045 \text{ g} \\
 &= 0,0125 \text{ g} \\
 \text{Berat sampel} &= 1,0020 \text{ g} \\
 \text{Kadar Abu (\%)} &= \frac{\text{Berat Abu}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,0125 \text{ g}}{1,0020 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,0125 \times 100\% \\
 &= 1,25\%
 \end{aligned}$$

b. Gelatin Tulang Kaki Ayam

$$\begin{aligned}
 \text{Berat krus kosong} &= 19,4705 \text{ g} \\
 \text{Berat krus + abu} &= 19,4863 \text{ g} \\
 \text{Berat abu} &= (\text{Berat krus + abu}) - (\text{Berat krus kosong}) \\
 &= 19,4863 \text{ g} - 19,4705 \text{ g} \\
 &= 0,0158 \text{ g} \\
 \text{Berat sampel} &= 1,0040 \text{ g} \\
 \text{Kadar Abu (\%)} &= \frac{\text{Berat Abu}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,0158 \text{ g}}{1,0040 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,0157 \times 100\% \\
 &= 1,57\%
 \end{aligned}$$

c. Gelatin Komersil

$$\begin{aligned}
 \text{Berat krus kosong} &= 20,5038 \text{ g} \\
 \text{Berat krus + abu} &= 20,5108 \text{ g} \\
 \text{Berat abu} &= (\text{Berat krus + abu}) - (\text{Berat krus kosong})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 20,5108 \text{ g} - 20,5038 \text{ g} \\
 &= 0,0070 \text{ g} \\
 \text{Berat sampel} &= 1,0060 \text{ g} \\
 \text{Kadar Abu (\%)} &= \frac{\text{Berat Abu}}{\text{Berat Sampel}} \times 100\% \\
 &= \frac{0,0070 \text{ g}}{1,0060 \text{ g}} \times 100\% \\
 &= 0,0070 \times 100\% \\
 &= 0,70\%
 \end{aligned}$$

3. Viskositas

Diketahui :

$$\begin{aligned}
 \rho_{\text{sampel}} &= \frac{9,6829 \text{ g}}{10 \text{ ml}} = 0,9683 \text{ g/cm}^3 \\
 t_{\text{sampel}} &= 1,44 \text{ detik} \\
 \eta_{\text{air}} &= 1,002 \text{ cPs (Lide, 2005)} \\
 \rho_{\text{air}} &= 0,9982 \text{ g/cm}^3 \text{ (Lide, 2005)} \\
 t_{\text{air}} &= 0,95 \text{ detik} \\
 T &= 20^\circ\text{C}
 \end{aligned}$$

Ditanya : $\eta_{\text{sampel}} = \dots?$

$$\begin{aligned}
 \eta_{\text{sampel}} &= \frac{\rho_{\text{sampel}} \times t_{\text{sampel}} \times \eta_{\text{air}}}{\rho_{\text{air}} \times t_{\text{air}}} \\
 &= \frac{0,9683 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times 1,44 \text{ detik} \times 1,002 \text{ cPs}}{0,9982 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \times 0,95 \text{ detik}} \\
 &= 1,4751 \text{ cPs}
 \end{aligned}$$

Lampiran 3. Tabel Hasil Pengamatan

1. Uji Viskositas Gelatin Sampel

Tabel 9. Hasil Uji Viskositas Gelatin Sampel

Sampel	Replikasi	Waktu Alir		Bobot Jenis Air (g/cm ³)	Viskositas Air (cPs)	Bobot Jenis Sampel (g/cm ³)	Viskositas Gelatin (cPs)
		Sampel (detik)	Air (detik)				
Gelatin Kulit Ayam	I	1,47	1,00	0,9982	1,002	0,9683	1,4751
	II	1,40	0,94				
	III	1,44	0,90				
	Rata-rata	1,44	0,95				
Gelatin Tulang Kaki Ayam	I	1,44	0,83				
	II	1,37	0,90				
	III	1,44	0,88				
	Rata-rata	1,42	0,87				
Gelatin Komersil	I	1,53	0,75				
	II	1,54	0,50				
	III	1,68	0,54				
	Rata-rata	1,58	0,60				

2. Uji Kadar Abu

Tabel 10. Hasil Uji Kadar Abu


Sampel	Bobot Krus (g)		Bobot Sampel (g)	Kadar Abu (%)
	Kosong	Krus + Sampel		
Gelatin Kulit Ayam	20,5045	20,5170	1,0020	1,25
Gelatin Tulang Kaki Ayam	19,4705	19,4863	1,0040	1,57
Gelatin Komersil	20,5038	20,5108	1,0060	0,70

3. Uji Viskositas Bahan Pentaut


Tabel 11. Hasil Uji Viskositas Bahan Pentaut

Sampel	Replikasi	Waktu alir sampel (detik)	Waktu alir air (detik)	Viskositas air (cPs)	Bj sampel (g/cm ³)	Bj air (g/cm ³)	Viskositas sampel (cPs)
Glukosa	I	0,75	0,64	1,0020	0,9915	0,9982	1,0104
	II	0,62	0,70				
	III	0,63	0,63				
	Rata-rata	0,67	0,66				
Sukrosa	I	0,81	0,64	1,0020	0,9994	0,9982	1,2833
	II	0,81	0,70				
	III	0,90	0,63				
	Rata-rata	0,84	0,66				
Kitosan	I	1,91	0,64	1,0020	0,9718	0,9982	2,8670
	II	2,01	0,70				
	III	1,87	0,63				
	Rata-rata	1,93	0,66				
Gliserol	I	0,90	0,64	1,0020	1,0205	0,9982	1,3104
	II	0,81	0,70				
	III	0,81	0,63				
	Rata-rata	0,84	0,66				
NaCMC	I	3,56	0,64	1,0020	0,9705	0,9982	5,5533
	II	3,91	0,70				
	III	3,76	0,63				
	Rata-rata	3,74	0,66				


Lampiran 4. Grafik Pengujian Viskositas




Gambar 24. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Glukosa




Gambar 25. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Glukosa




Gambar 26. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Sukrosa




Gambar 27. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Sukrosa




Gambar 28. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Kitosan




Gambar 29. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Kitosan




Gambar 30. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang Gliserol



Gambar 31. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang Gliserol



Gambar 32. Grafik Uji Viskositas Gelatin Kulit Ayam Taut Silang NaCMC



Gambar 33. Grafik Uji Viskositas Gelatin Tulang Kaki Ayam Taut Silang NaCMC

Lampiran 5. Gambar Penelitian



Gambar 34. Proses pencucian sampel dengan air mengalir



Gambar 35. Proses pengeringan sampel



(A)



(B)

Gambar 36. Proses penimbangan sampel

(A) Sampel Kulit Ayam (B) Sampel Tulang Kaki Ayam



Gambar 37. Proses perendaman sampel kulit ayam dengan pelarut n-hexan



(A)

(B)

Gambar 38. Proses perendaman sampel dengan pelarut natrium hidroksida

(A) Sampel Kulit Ayam (B) Sampel Tulang Kaki Ayam



(A)



(B)

Gambar 39. Proses perendaman sampel dengan pelarut HCl

(A) Sampel Kulit Ayam (B) Sampel Tulang Kaki Ayam




(A)



(B)

Gambar 40. Serbuk gelatin hasil ekstraksi

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam




(A)

(B)

Gambar 41. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan gliserol

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam




(A)

(B)

Gambar 42. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan glukosa

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam



(A)

(B)

Gambar 43. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan kitosan

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam



(A)

(B)

Gambar 44. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan NaCMC

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam



(A)

(B)

Gambar 45. Hasil pentautan silang sampel gelatin dengan sukrosa

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam




(A)

(B)

Gambar 46. Uji viskositas sampel gelatin

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam



Gambar 47. Uji viskositas sampel gelatin

(A) Gelatin Kulit Ayam (B) Gelatin Tulang Kaki Ayam



Gambar 48. Instrumen FTIR

BIOGRAFI



AMIRUDDIN, dilahirkan di Belawa Wajo pada tanggal 17 Desember 1994. Anak ke-tiga dari tiga bersaudara hasil buah kasih sayang dari pasangan Drs. Zainal Abidin, M.Si dan Marwati.

Pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SDN 4 Lancirang dan lulus pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Dua Pitue dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Belawa dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ke jenjang S1 pada jurusan Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Alhamdulillah pada tahun 2017 penulis mendapatkan gelar sarjana farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R