

**PEMANFAATAN SILIKA (SiO₂) ALAM GUNUNG
LATIMOJONG TERAKTIVASI ASAM
KLORIDA (HCl) SEBAGAI
ADSORBEN LOGAM
TIMBAL (Pb)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana/S1 Dalam Ilmu Sains Jurusan Kimia
Pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

IRMAWATI

NIM:60500113038

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
SAMATA-GOWA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irmawati
NIM : 60500113038
Tempat/ Tgl. Lahir : Karangan, 05 November 1993
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Enrekang
Judul : Pemanfaatan Silika (SiO_2) Alam gunung Latimojong
Teraktivasi Asam Klorida (HCl) Sebagai Adsorben Logam
Timbal (Pb)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Maret 2018

Penyusun

Irmawati
NIM: 60500113038

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Silika (SiO_2) Alam Gunung Latimojong Teraktivasi Asam Klorida (HCl) Sebagai Adsorben Logam Timbal (Pb)” yang disusun oleh Irmawati, NIM: 60500113038, Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu pada tanggal 7 Februari 2018 bertepatan dengan 21 Jumadil Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 07 Januari 2018 M
21 Jumadil Awal 1439 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Hj. Wasilah, S. T., M. T
Sekretaris : Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si
Munaqisy I : Dra. Sitti Chadijah, M.Si
Munaqisy II : Dr.M. Muhsin Mahfudz, M.Th.I
Pembimbing I : H. Asri Saleh, S.T., M.Si
Pembimbing II : Suriani, S.Si., M.Si


.....
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kebesaran Sang Khalik yang telah menciptakan alam semesta dalam suatu keteraturan hingga dari lisan terpetik berjuta rasa syukur kehadiran Allah swt, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemanfaatan Silika (SiO₂) Alam Gunung Latimojong Teraktivasi Asam Klorida (HCl) Sebagai Adsorben Logam Timbal (Pb)”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, yang diutus ke permukaan bumi ini menuntun manusia dari lembah kebidaban menuju ke puncak peradaban seperti sekarang. Rasa sayang yang tidak terhingga dari kedua orang tua tercinta ibunda Dina dan ayahanda Malik yang membuat penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwasanya penyusun skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Namun berkat rahmat Allah SWT serta kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusun skripsi ini, oleh karena itu secara mendalam penulis ucapkan banyak terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku sekretaris Jurusan Kimia Universitas Islam Alauddin Makassar
5. Bapak H. Asri Saleh. ST., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran dari awal proses penelitian sampai akhir penyesunan skripsi.
6. Ibu Suriani, S.Si., M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesedian dan keikhlasan dalam membimbing penulis mulai dari awal proses penelitin sampai akhir penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dra. Sitti Chadijah., M.Si, selaku dosen penguji I yang telah membantu memberikan saran dan kritikan yang mendukung dalam melengkapi kekurangan penyusunan skripsi ini.
8. Pabak Dr. M. Muhsin Mahfuds., M.Th.I selaku dosen penguji Agama yang telah memberikan arahan dalam melengkapi skripsi ini.
9. Para dosen dan staf Jurusan Kimia Universitas Islam Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama saya di bangku kuliah serta membantu dalam hal-hal akademisi.

10. Para laboran Jurusan Kimia Universitas Islam Alauddin Makassar, Kak Awal Ip S.Si., M.Si, Kak Ahmad Yani S.Si., M.Si, Kak Fitri Azis S.Si., S.Pd, Kak Ismawanti, S.Si, Kak Nuraini, S.Si dan yang terkhusus Kak Andi Nurahma,S.Si yang sangat membantu dan memberikan saran, solusi, tenaga serta materi terhadap masalah-masalah selama proses penelitian.
11. Bapak Heriyanto, selaku staf laboran Science Bulding FMIPA Universitas Hasanuddin yang memberikan bantuan dalam penelitian ini.
12. Seluruh keluarga besar yang telah mendukung, memotifasi terkhusus kepada bapak Sila yang selama ini saya anggap sebagai bapak kandung sendiri dari awal masuk Universitas sampai selesai penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat tersayang yang selalu ada dalam suka maupun duka Nurul Huda, Kartini, Rezki Amir yang selalu memberikan dukungan dalam hal kebaikan.
14. Teman-teman Kimia angkatan 2013 Jurusan Kimia khususnya Regina, Muharram yang telah memberikan bantuan fisik, motivasi dan fikiran.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Makassar, Maret 2018


IRMAWATI
60500113038

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI	vii-ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang	1-5
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-21
A. Batuan (<i>Rock</i>)	6-9
1. Batuan Beku (<i>igneus rock</i>).....	6-8
2. Batuan sedimen (<i>sedimentary rocks</i>)	8
3. Batuan metamorf/malihan (<i>metamorphic rock</i>).....	8-9
B. Silika (SiO_2).....	9-11


C. Adsorpsi	11-12
a. Adsorpsi Fisika	12
b. Adsorpsi Kimia	12
D. Timbal (Pb)	12-13
E. X- Ray Diffraction (XRD).....	13-16
a. Sinar X	14-15
b. Hukum Bragg.....	15-16
F. <i>X-Ray Fluorescence</i> (XRF).....	16-18
G. Spektroskopi Serapan Atom (SSA)	18-21
BAB III METODE PENELITIAN	22-26
A. Tempat dan Waktu	22
B. Alat dan Bahan.....	22
C. Tahapan Penelitian.....	23
D. Prosedur Kerja.....	23-26
1. Penyiapan batuan alam.....	23
2. Preparasi silika (SiO ₂) alam	23
3. Aktifasi silika (SiO ₂) dengan Asam klorida (HCl) 2 M.....	23-24
4. Uji adsorpsi logam timbal (Pb)	24-25
a. Pembuatan larutan induk Pb ²⁺ 1000 ppm sebanyak 500 mL	24
b. Pembuatan larutan baku Pb ²⁺ 100 sebanyak 250 mL.....	24
c. Pembuatan larutan standar Pb ²⁺ 3, 6, 9, 12, 15	
dan 2, 4, 6, 8, 10 sebanyak 50 mL.....	24-25
d. Penentuan konsentrasi optimum adsorpsi silika (SiO ₂)	
terhadap Pb	25

e. Penentuan waktu kontak optimum adsorpsi silika (SiO ₂) terhadap Pb	25
f. Penentuan pH optimum adsorpsi silika (SiO ₂) terhadap Pb	25-26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27-39
A. Hasil penelitian.....	27-31
B. Pembahasan.....	31-39
BAB V PENUTUP.....	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	41-42
LAMPIRAN.....	43-75



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Batuan Beku	7
Gambar II. 2 Batuan Sedimen.....	8
Gambar II. 3 Batuan Metamorf.....	9
Gambar II. 4 Skema Tabung Sinar X.....	14
Gambar II. 5 Hukum Bragg	16
Gambar II. 6 <i>X-ray Fluorescence</i> (XRF).....	17



DAFTAR TABEL

Tabel IV.1 Hasil XRF Batuan Alam Gunung Latimojong	27
Tabel IV.2 Hasil XRD Silika (SiO_2) Alam Teraktifasi HCL 2 M	38
Tabel IV.3 Adsorpsi Silika (SiO_2) Terhadap Logam Pb Pada Variasi Konsentrasi.....	29
Tabel IV.4 Adsorpsi Silika (SiO_2) Terhadap Logam Pb Pada Variasi Waktu Kontak	30
Tabel IV.5 Adsorpsi Silika (SiO_2) Terhadap Logam Pb Pada Variasi pH.....	30



DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 6 Hubungan Antara Konsentrasi Dengan Efektifitas Penyerapan Pada Variasi Konsentrasi	35
Grafik IV. 7 Hubungan Antara Konsentrasi Dengan Efektivitas Penyerapan Pada Variasi Waktu Kontak	37
Grafik IV. 8 Hubungan Antara Konsentrasi Dengan Efektivitas Penyerapan Pada Variasi PH.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Diagram Alir Prosedur Secara Keseluruhan.....	43
Lampiran 2	Penyiapan Sampel.....	44
Lampiran 3	Preparasi Batuan Alam Gunung Latimojong.....	45
Lampiran 4	Aktifasi silika (SiO ₂) Gunung Latimojong.....	46
Lampiran 5	Pembuatan Larutan Pb ²⁺	47
Lampiran 6	Adsorpsi Konsentrasi Optimum Terhadap Logam Pb ²⁺	48
Lampiran 7	Adsorpsi Waktu Kontak Optimum Terhadap Logam Pb ²⁺	49
Lampiran 8	Adsorpsi pH Optimum Terhadap Logam Pb ²⁺	50
Lampiran 9	Perhitungan Diameter Nanopartikel pada silika (SiO ₂)	51-56
Lampiran 10	Pembuatan Larutan	57-60
Lampiran 11	Data Standarisasi	61-63
Lampiran 12	Data Perhitungan Variasi Konsentrasi, Waktu Kontak, pH	64-70
Lampiran 13	Dokumentasi Penelitian.....	71-73

ABSTRAK

Nama : Irmawati

NIM : 60500113038

Judul : Pemanfaatan Silika (SiO_2) Alam Gunung Latimojong Teraktivasi Asam Klorida (HCl) Sebagai Adsorben Logam Timbal (Pb)

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu tak terlepas dari meningkatnya perkembangan industri yang tak terlepas dari meningkatnya permasalahan lingkungan, seperti pencemaran berupa bau, warna dan bahkan pemutusan mata rantai dari suatu tatanan lingkungan hidup. Pencemaran tersebut biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya yang memiliki toksitas tinggi yang mengandung logam-logam berat seperti pada logam timbal (Pb). Salah satu cara mengurangi permasalahan lingkungan tersebut yaitu metode adsorpsi dengan menggunakan silika (SiO_2) alam gunung latimojong yang telah diaktivasi secara kimia dengan menggunakan HCL 2 M dimana silika tersebut digunakan sebagai adsorben. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi optimum konsentrasi, waktu kontak, serta pH adsorpsi ion Pb menggunakan silika (SiO_2) alam teraktivasi HCl. Sebelum diaplikasikan batuan alam dikarakterisasi dengan menggunakan *X-Ray Fluoresence* (XRF) digunakan untuk analisa komposisi dalam batuan, *Difraksi Sinar X* (XRD) digunakan untuk karakterisasi kristalin sampel dan untuk penentuan efektivitas adsorpsi ion Pb^{2+} menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA).

Hasil penelitian ini menggunakan XRF menunjukkan komposisi SiO_2 sebesar 82,02%, hasil XRD menunjukkan nanopartikel silika (SiO_2) yang diperoleh sebesar 20,5198 nm jenis mineral tetragonal. Efektifitas penyerapan ion Pb^{2+} oleh silika (SiO_2) dengan kondisi optimum konsentrasi 25 sebesar 98,4772%, waktu kontak 80 menit sebesar 98,3848% dan pada pH 6 sebesar 98,0528%.

Kata kunci: Batuan, Aktivasi, Adsorpsi, timbal (II)

ABSTRACT

Nama : Irmawati

NIM : 60500113038

Judul : Utilization of SiliCa (SiO₂) Natural Mountain Latimojong Activated Hydrohloric Acid (HCl) As a Lead Metal Adsorbent.

As the development of science from time to time can not be separated from the increasing industrial development that can not be separated from the increasing environmental problems, such as pollution in the form of smell, color and even the breaking of the chain of an environmental order. Pollution is usually derived from highly dangerous wastes that have high toxicity containing heavy metals such as lead metal (Pb). One way to reduce the environmental problem is the adsorption method using silica (SiO₂) natural mountain latimojong that has been chemically activated by using HCL 2 M where the silica is used as adsorbent. The purpose of this research is to know the optimum condition of concentration, contact time, and pb adsorption pH using silica (SiO₂) nature activated HCl. Prior to application of natural rocks characterized by X-Ray Fluorescence (XRF) used for the analysis of compositions in rocks, X-ray Diffraction (XRD) is used for the crystalline characterization of samples and for the determination of Pb²⁺ ion adsorption effectiveness using Atomic Adsorption Spectrophotometer (AAS).

The results of this study using XRF showed SiO₂ composition of 82.02%, XRD results showed the silica nanoparticles (SiO₂) obtained by 21,5917 nm type of tetragonal mineral. The effectivity of Pb²⁺ ion absorption by silica (SiO₂) with optimum concentration 25 was 98,4772%, contact time 80 minutes was 98,3848% and at pH 6 98,0528%.

Key words: Rocks, Activation, Adsorption, lead (II)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu tak terlepas dari meningkatnya perkembangan industri semakin menimbulkan permasalahan lingkungan seperti dengan pencemaran air, udara, maupun tanah yang umumnya berawal dari limbah industri.

Pencemaran yang dapat ditimbulkan bermacam-macam bentuk. Ada pencemaran berupa bau, warna, suara, dan bahkan pemutusan mata rantai dari suatu tatanan lingkungan hidup atau penghancuran suatu jenis organisme yang pada tingkat akhirnya akan menghancurkan tatanan ekosistemnya. Pencemaran yang dapat menghancurkan tatanan lingkungan hidup, biasanya berasal dari limbah-limbah yang sangat berbahaya dalam arti memiliki daya racun (toksisitas) yang tinggi (Palar, 2008: 12). Dari dampak permasalahan tersebut tak terlepas karena adanya logam-logam berat yang berbahaya.

Limbah logam berat merupakan salah satu bentuk pencemaran yang secara umum banyak dihasilkan dari hasil pabrik maupun industri rumahan. Larutan yang digunakan berupa bahan-bahan kimia yang merupakan bahan beracun dan berbahaya sehingga limbah yang dihasilkan berbahaya bagi kesehatan manusia baik yang terlibat langsung dengan kegiatan industri maupun lingkungan sekitarnya (Susanti, 2015: 01).

Logam timbal ini dapat berasal dari limbah industri, rumah tangga (*domestic wastewater*), baterai tidak terpakai maupun dari hasil penambangan. Logam Pb^{2+}

sebagai logam berat merupakan unsur terbanyak di alam. logam ini mempunyai densitas yang sangat tinggi, jauh melebihi densitas tertinggi logam transisi pertama (Faisal, 2015: 20).

Kandungan logam berat yang terdapat dalam jumlah yang kecil di perairan dibutuhkan oleh makhluk hidup, tetapi dalam jumlah besar dapat menyebabkan berbagai masalah. Kehadiran industri berperan dalam meningkatkan cemaran logam berat. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar'Rum: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah Menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Al-Quran Al Karim. Al-Quran dan Terjemahan, 2016).

Ayat diatas dengan menyatakan telah nampak kerusakan di darat seperti kekeringan, paceklik, hilangnya rasa amam, dan dilaut seperti ketertinggalaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah menciptakan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar (Shihab, 2002: 76).

Kata **ظهر** Zhahara pada mulanya berarti terjadi sesuatu di permukaan bumi, sehingga, karena dia dipermukaan maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Kata **الفساد** al-fasad menurut al- Ashfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjukkan

apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Beberapa ulama kontemporer memahaminya dalam arti kerusakan lingkungan, karena ayat diatas mengaitkan fasad tersebut dengan kata darat dan laut (Shihab, 2002: 76- 77).

Ayat diatas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya *fasad*. Menjelaskan didarat maupun lautan mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekurangan mamfaat. Laut telah tercemar, sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau (Shihab, 2002: 77).

Melihat meningkatnya permasalahan lingkungan dengan banyaknya logam yang berbahaya seperti logam timbal. Dimana apabila konsumsi timbal (Pb) dalam jumlah yang banyak secara langsung dapat menyebabkan kerusakan jaringan, termasuk kerusakan jaringan mukosal. Sistem yang paling sedikit adalah sistem sintesis jaringan darah (*hematopoietik*) sehingga biosintesis haema terganggu yang fapat merusak syaraf. Pada bayi dan anak-anak paparan terhadap timbal yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan otak, menghambat pertumbuhan anak-anak, kerusakan ginjal, gangguan pendengaran, mual, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, gangguan pada keserdasan dan tingkah laku. Pada orang dewasa timbal (Pb) dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan gangguan pencernaan. Kerusakan ginjal, kerusakan syaraf, sulit tidur, sakit otak dan sendi, perubahan mood dan gangguan reproduksi (BSN, 2009: 20).

Upaya pengurangan permasalahan lingkungan akibat logam berat seperti logam timbal (Pb) salah satunya adalah dengan menggunakan metode adsorpsi. Metode adsorpsi yaitu dapat menyerap logam berat limbah cair atau perairan, memiliki sifat selektif yang tinggi sehingga akan terjadi kompetisi pada penyerapan

logam berat oleh adsorben. Adsorben alam berupa bentonit, kitozan, zeolit, mineral dan lain-lain terdapat suatu luas permukaan dan pori-pori berguna sebagai penahan molekul yang sesuai dengan ukuran permukaan pada senyawa tersebut ataupun gugus aktif yang berguna sebagai penyerap dan penahan molekul dengan cara mengikat melalui gugus aktif tersebut (Munandar, 2014:3).

Bahan yang digunakan dalam adsorben logam timbal adalah pemanfaatan silika (SiO_2) dari batuan alam yang berasal di daerah gunung Latimojong, Karang, Kabupaten Enrekang. Batuan yang berwarna hijau yang terdapat di daerah gunung Latimojong, Karang, Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini pemanfaatan silika (SiO_2) dari batuan alam sebelum digunakan dilakukan pengolahan lebih lanjut seperti pengolahan secara aktivasi. Penelitian ini melakukan aktivasi secara kimia. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan pengotor-pengotor anorganik, memperbesar pori.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengurangi permasalahan lingkungan akibat logam-logam berat seperti logam Pb dengan adsorpsi menggunakan silika (SiO_2) dari batuan alam teraktivasi asam HCl.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara aktivasi silika (SiO_2) alam gunung latimojong dengan HCl 2 M?
2. Bagaimana karakterisasi silika (SiO_2) alam dari batuan alam gunung latimojong?
3. Berapakah kondisi optimum pH, waktu kontak serta konsentrasi adsorpsi ion Pb menggunakan silika (SiO_2) teraktivasi HCl 2 M?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui aktivasi silika (SiO_2) alam gunung latimojong dengan HCl 2 M.
2. Mengetahui karakterisasi silika (SiO_2) alam dari gunung latimojong.
3. Mengetahui kondisi optimun pH, waktu kontak serta konsentrasi adsorpsi ion Pb menggunakan silika (SiO_2) teraktivasi HCl 2 M.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada pemerintah bahwa penelitian seperti ini dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan akibat logam berat.
2. Dapat diaplikasikan pada limbah buangan cair lainnya maupun sungai-sungai yang tercemar logam berat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Batuan (rock)

Batuan adalah benda alam yang menjadi penyusun utama bumi. Kebanyakan batuan merupakan campuran mineral yang bergabung secara fisik satu sama lain. Beberapa batuan terutama tersusun dari satu jenis mineral saja dan sebagian kecil lagi dibentuk oleh gabungan mineral, bahan organik serta bahan-bahan vulkanik (Nandi, 2010: 2).

Dibumi memiliki banyak kandungan yang bersumber alam, salah satunya adalah batuan, di mana batuan memiliki banyak manfaat bagi yang sangat penting kehidupan manusia di seluruh penjuru Dunia. Batuan adalah kumpulan dari satu atau lebih mineral, batuan penyusun kerak bumi (Nandi, 2010: 1).

Menurut Nandi (2010) batuan dikelompokkan menjadi tiga yaitu batuan beku (*igneus rock*), batuan sedimen (*sedimentary rocks*), batuan metamorf/malihan (*metamorphic rock*).

1. Batuan beku (*igneus rock*)

Batuan beku berasal dari cairan magma yang membeku akibat mengalami pendinginan. Menurut ilmu petrologi semua bahan beku terbentuk dari magma karena membeku lelehan silikat yang cair dan pijar. Magma yang cair dan pijar itu berada di dalam bumi dan oleh kekuatan gas yang larut didalamnya naik keatasnya mencari tempat-tempat yang lemah dalam kerak bumi seperti daerah patahan/rekahan. Magma akan keluar mencapai permukaan bumi melalui pipa gunung api dan disebut lava,

akan tetapi ada pula magma yang membeku jauh di dalam bumi dan dikenal dengan nama batuan beku dalam.



Gambar II.1 Batuan Beku

Gunung berapi tersebut terbentuk ketika bumi menjadi dingin secara bertahap dan muncullah lipatan-lipatan membentuk struktur gunung berapi. Gunung berapi tersebut banyak kita jumpai di Indonesia. Melihat dengan dampak dari gunung berapi ternyata gunung berapi juga bermanfaat sebagai pasak agar bumi tidak goncang, seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nahl: 15.

وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

“Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu, (dan dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk” (Al-Quran Al Karim. Al-Quran dan Terjemahan, 2016).

Setelah menguraikan ciptaan dan nikmat-Nya yang menonjol dan menjulang ke atas, dengan menyatakan dan Dia mencampakan di permukaan bumi gunung-gunung yang sangat kukuh sehingga terancap kuat supaya ia, yakni bumi tempat hunian kamu itu, tidak guncang bersama kamu, kendati ia menonjol dan terus berputar (Shihab, 2002: 549)


Bumi itu Allah menjadikan juga jalan-jalan yang terhampar agar kamu mendapat petunjuk lahiriah menuju arah yang kamu kehendaki dan petunjuk batiniah menuju keesaan dan kekuasaan Allah SWT (Shihab, 2002: 549)

Kata *ألقي* *alqa* atau *mencampakan*, yakni melempar kearahnya, memberi kesan bahwa kehadiran gunung-gunung, sungai dan jalan-jalan terjadi sesudah penciptaan bumi, dan karena itu ayat tidak menggunakan menciptakan gunung- gunung. Boleh jadi pencampakan yang dimaksud adalah terjadinya benturan yang besar atau gempa yang dahsyat, yang mengakibatkan lahirnya gunung-gunung dan sungai-sungai (Shihab, 2002: 550)

Batuan beku terdiri atas kristal-kristal mineral. Mineral mineral yang pertama terbentuk ialah mineral yang berat jenisnya besar yaitu mineral yang berwarna tua. Karena kristalisasi, maka susunan magma kan berubah, mineral yang telah tenggelam tidak akan larut kembali. Akan tetapi jenis itu akan tetap tinggal di bawah dari magma.

2. Batuan sedimen (*sedimentary rocks*)

Batuan sedimen (*sedimentary rocks*) adalah batuan yang terjadi karena pengendapan materi hasil erosi. Sekitar 80% permukaan benua tertutup batuan sedimen, walaupun volumenya hanya 5% dari volume kerak bumi.



Gambar II. 2 Batuan Sedimen

3. Batuan metamorf/malihan (*metamorphic rock*)

Batuan metamorf adalah batuan yang telah mengalami perubahan dari bentuk asalnya dari batuan yang sudah ada baik batuan beku, sedimen, ataupun dari batuan metamorf yang lain. Terjadinya secara fisik dan kimiawi sehingga berbeda dengan

batuan induknya. Perubahan tersebut sebagai akibat dari tekanan, temperatur dan alihan panas baik cair maupun gas.



Gambar II. 3 Batuan Metamorf

B. Silika (SiO_2)

Silikon dioksida atau silika adalah salah satu senyawaan kimia yang paling umum. Silika murni terdapat dalam dua bentuk yaitu kuarsa dan kristobalit. Silikon selalu terikat secara tetrahedral kepada empat atom oksigen, namun ikatan-ikatannya mempunyai sifat yang cukup ionik. Dalam kristobalit, atom-atom silikon ditempatkan seperti halnya atom-atom karbon dalam intan dengan atom-atom oksigen berada di tengah dari setiap pasangan (Cotton, 1989).

Silika adalah mineral alami yang dimurnikan dan diolah menjadi salah satu bentuk butiran atau manik-manik. Sebagai pengering, ia memiliki ukuran pori rata-rata *2,4 nanometer* dan memiliki afinitas yang kuat untuk molekul air. Silika gel merupakan suatu bentuk dari silika yang dihasilkan melalui penggumpalan sol natrium silikat (NaSiO_2) (Fahmi dan Abdul, 2016: 175)

Menurut Agustian dalam Masramdhani (2013) sifat fisika dan kimia dari silika adalah sebagai berikut:


1. Sifat Fisika

Nama IUPAC	: Silikon dioksida
Nama lain	: Kuarsa, silika, silikat, silikon (IV) oksida
Rumus molekul	: SiO_2

Massa molar	: 60,08 g mol ⁻¹
Penampilan	: Kristal Transparan
Kepadatan	: 2. 648 g cm ⁻²
Titik lebur	: 1600-1725 °C
Titik didih	: 2230°C

2. Sifat kimia

Untuk basa, silika dapat bereaksi dengan basa, terutama basa kuat seperti logam hidroksida alkali.



Secara komersial, silikat dibuat dengan mencampur larutan natrium silikat dengan suatu asam mineral. Reaksi ini menghasilkan suatu dispersi pekat yang akhirnya memisahkan partikel dari silika terhidrat, yang dikenal sebagai silika hidrosol atau asam silikat yang kemudian dikeringkan pada suhu 110°C agar terbentuk silika gel (Bakri dalam Agustian, dkk, 2008).

Silika gel telah banyak digunakan sebagai adsorben, umumnya digunakan sebagai adsorben untuk senyawa-senyawa polar. Silika gel dapat juga digunakan untuk menyerap ion-ion logam dengan prinsip pertukaran ion, namun kemampuannya untuk menyerap logam terbatas. Atom O sebagai situs aktif permukaan silika gel, dalam hal ini sebagai donor pasangan elektron, merupakan spesies yang mempunyai ukuran relatif kecil dan mempunyai polarisabilitas rendah atau bersifat basa keras (*Hard*), sehingga kecenderungannya untuk berinteraksi dengan logam berat yang pada umumnya memiliki ukuran yang besar dan mempunyai polarisabilitas tinggi atau asam lunak (*Soft*) (Mujiyanti, 2010).

Penyangga silika dapat digunakan karena memiliki luas permukaan yang besar. Penyangga akan menyebabkan komponen aktif katalis terdispersi dengan merata, meningkatkan luas permukaan untuk kontak dengan reaktannya, meningkatkan kekuatan mekanik, meratakan panas reaksi, dan meningkatkan stabilitas panas (Lubis dalam Setiani, 2015: 7).

C. Adsorpsi

Adsorpsi adalah merupakan proses difusi suatu komponen pada suatu permukaan atau antar partikel. Adsorpsi dapat terjadi secara fisika maupun kimia. Adsorpsi fisika sering disebut fisiosorpsi, terjadi akibat adanya gaya tarik-menarik (interaksi elektrolisis antar dipol) antara permukaan adsorben dengan molekul-molekul adsorbat yang disebabkan oleh ikatan Van der Waals. Sedangkan jika partikel adsorben yang melekat pada permukaan adsorben dengan membentuk ikatan kimia disebut adsorpsi kimia (Faisal, 2015: 21-22).

Adsorpsi biasa diartikan sebagai proses yang terjadi ketika gas atau cairan terlarut terakumulasi pada permukaan suatu padatan atau cairan (adsorben) dan membentuk lapisan molekul (adsorbat). Istilah adsorpsi biasa digunakan untuk menggambarkan keberadaan suatu bahan tertentu (cairan atau padatan) dengan konsentrasi yang lebih tinggi pada permukaannya dari pada di dalam medium fasa ruahnya, secara singkat, adsorpsi menunjukkan kelebihan konsentrasi pada permukaan (Zulfa, 2011: 63).

Adsorpsi yang merupakan salah satu sifat zeolit memiliki beberapa parameter seperti kesetimbangan, kinetika dan termodinamika, kesetimbangan memiliki asumsi yang sangat mendasar berupa isoterm langmuir yang menunjukkan bahwa adsorben

tersebut monolayer dan isoterm freundlich untuk menunjukkan bahwa adsorben tersebut multilayer (Kundari, dkk, 2010).

Menurut Zulfa (2011, 64) proses adsorpsi secara umum diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Adsorpsi Fisika

Adsorpsi fisika terjadi bila gaya intermolekul, yaitu gaya tarik antar molekul fluida dan permukaan padatan lebih besar dari pada gaya tarik molekul fluida itu sendiri. Adsorpsi fisika bersifat reversibel sehingga bila tekanan diturunkan, maka akan terjadi desorpsi gas.

2. Adsorpsi Kimia

Adsorpsi kimia terjadi karena adanya ikatan kimia (ikatan kovalen) antara adsorbat dengan adsorben. Adsorpsi kimia bersifat irreversible dan diperlukan temperatur yang tinggi untuk menghilangkan gas-gas yang teradsorpsi.

D. Timbal (Pb)

Timbal atau timah hitam (Pb) merupakan logam berat yang terdapat secara alami di dalam kerak bumi dan tersebar ke alam dalam jumlah kecil melalui proses alami maupun buatan. Apabila timah (Pb) terhirup atau tertelan oleh manusia, akan beredar mengikuti aliran darah, di serap kembali di dalam ginjal dan otak dan disimpan di dalam tulang dan gigi. Manusia terkontaminasi timbal (Pb) melalui udara, debu, air dan makanan (Fauzi, 2008: 9).

Menurut Palar (2008: 75) logam timbal (Pb) mempunyai sifat-sifat yang khusus seperti berikut:

- a. Merupakan logam yang lunak, sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.

- b. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga logam timbal sering digunakan sebagai bahan *coating*.
- c. Mempunyai titik lebur rendah, hanya 327,5 °C
- d. Mempunyai kerapatan yang besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, kecuali emas dan merkuri.
- e. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik.

Timbal yang ada di dalam air dapat masuk ke dalam organisme di perairan, dan jika air tersebut merupakan sumber air konsumsi masyarakat maka timbal tersebut tentunya akan masuk ke dalam tubuh manusia. Baku mutu timbal di perairan berdasarkan PP No. 20 tahun 1990 adalah 0,1 mg/l. Pada analisa kandungan timbal dalam tumbuhan air didapatkan 13,0 mg/kg timbal pada pajanan 10 µg/l. Akar tumbuhan mengandung 2,5 kali lebih tinggi dari batang (Naria, 2005: 68-69).

Indonesia mempunyai batas maksimum cemaran Timbal (Pb) pada bahan makanan yang ditetapkan oleh Dirjen POM dalam Surat Keputusan Dirjen POM No. 03725/B/SK/VII/89 tentang Batas Maksimum Cemaran Logam dalam Makanan. Bahan makanan seperti susu dan hasil olahannya kadar maksimum adalah 1,0 ppm, untuk sayuran dan hasil olahannya maksimum 2,0 ppm, untuk ikan dan hasil olahannya maksimum 2,0 ppm, dan untuk beberapa jenis bahan makanan lainnya (Naria, 2005: 68).

E. X-Ray Diffraction (XRD)

X-Ray Diffraction (XRD) merupakan metode karakterisasi yang dapat memberikan informasi tentang susunan atom, molekul atau ion dalam bentuk padat/kristal. Analisis berdasarkan kepada pengukuran transmisi dan difraksi dari sinar X yang dilewatkan pada sampel padat. Difraksi sinar-X suatu teknik yang digunakan


untuk menentukan sistem Kristal, kualitas Kristal, dan identifikasi campuran dan analisis kimia. *X-Ray Diffraction* (XRD) untuk mengetahui struktur kekristalan dan persentase mineral yang terkandung di dalam sampel (Tutu, dkk, 2015: 193-194).

X-Ray Diffraction (XRD) bertujuan untuk identifikasi fase atau senyawa-senyawa penyusun batuan (mineral-mineral) yang terdapat dalam batu pipih baik pada bidang belah maupun bidang-bidang non belah. Fase-fase mineral-mineral yang terdapat pada bubuk batu pipih tiap bidang belah yang dikaji dapat dideskripsikan melalui difraktogram-difraktogram yang dihasilkan dari pengukuran menggunakan XRD (Karyasa, 2013: 205).

Dalam kerja difraksi sinar-X biasa kita membedakan antara kristal tunggal dan polikristalin. Sampel kristal tunggal adalah kristal yang sempurna (semua unit sel sejajar dalam pola yang diperluas dengan sempurna) dengan penampang sekitar 0,3 mm (Utami, 2012: 20).

1. Sinar X

sinar X memiliki energi berkisar 200 eV sampai 1 Mev dan panjang gelombangnya terbentang sekitar 0,1 sampai 100×10^{-10} m. Gelombang ini diproduksi ketika elektron bergerak dengan cepat mengenai suatu target yang padat dan tenaga gerak mereka diubah menjadi radiasi. Sinar X dihasilkan dari tumbukan antara elektron kecepatan tinggi dengan logam target (Krisnawan, 2009 : 24). Skema tabung sinar X dapat dilihat pada gambar 2. II.




Gambar II. 4 Skema Tabung Sinar x

Tabung sinar X terdiri dari tabung gelas yang telah divakumkan. Elektron berasal dari filamen yang dipanaskan, biasanya dibuat dari kawat wolfram dengan tegangan sekitar 4 sampai 12 volt dan arus sekitar 1,5 sampai 5A. Elektron-elektron pada permukaan filamen dipercepat oleh karena adanya perbedaan tegangan yang tinggi antara filamen dan logam target, dengan demikian elektron dapat ditarik oleh logam target. Karena itu sebelum dinaikkan tegangan maka arus tabung harus dinaikkan terlebih dahulu untuk menghindarkan terjadinya *cold emission* yang dapat merusak filamen. Filamen diselubungi dengan kotak logam yang bertegangan sama dengan tegangan filamen sehingga elektron difokuskan kebagian kecil dari logam target, disebut titik fokus. Sinar X akan diemisikan melalui jendela pada rumah tabung. Jendela ini bersifat transparan dan biasanya dibuat dari lembaran tipis beryllium (Krisnawan, 2009 : 25).

2. Hukum Bragg

Pada tahun 1913, W.H.Bragg dan W.L.Bragg menjelaskan tentang peristiwa hamburan sinar-X monokromatis yang datang pada permukaan kristal. Besar sudut datang tergantung dari panjang gelombang dan kisi kristal. Hukum Bragg menjelaskan 2 peristiwa yaitu hamburan dan interferensi. Hamburan terjadi jika sudut datang = sudut pantul (Wijayanti, 2007: 16-17).

Untuk mendapatkan hukum bragg, kita mulai dengan mengasumsikan bahwa tiap-tiap bidang dari atom secara parsial merefleksikan gelombang datang. Pada bidang ini kita menyebutnya bidang refleksi dan gelombang pantulan disebut gelombang refleksi, puncak-puncak yang terlihat dalam pola difraksi sinar x disebut refleksi (Krisnawan, 2009 : 28). Dapat dilihat dari gambar 2. III



Gambar II. 5 Hukum Bragg

Berdasarkan gambar 2. III. Diasumsikan sudut yang terbentuk adalah sama θ , pada bidang atom yang dikenai gelombang datang. Patokan untuk keberadaan gelombang yang terdifraksi adalah adanya hamburan, sinar x akan melewati garis gelombang seperti BB'. Panjang antara garis gelombang AA; dan BB' haruslah berbeda bilang bulatnya (n) dari panjang gelombang dimana persamaannya adalah sebagai berikut: (Krisnawan, 2009 : 29-30).

$$\lambda = 2d \sin \theta$$

dimana:

λ = Panjang gelombang


d = Jarak antar bidang dalam kristal

θ = Sudut deviasi

G. X-ray Fluorescence (XRF)

X-ray Fluorescence (XRF) adalah nondestruktif untuk analisis elemental dari fasa padatan dan cairan. Pada *X-ray Fluorescence* (XRF) sampel di sinari kuat dengan oleh sinar-X yang menyebabkan emisi fluorescence sinar X. Sinar X yang diemisikan dapat dideteksi baik menggunakan detektor hamburan energi ataupun detektor hamburan panjang gelombang. Baik energi maupun ataupun panjang gelombang dari sinar X yang diemisikan digunakan untuk mengidentifikasi elemen yang ada dalam sampel sedangkan dengan konsentrasi (berapa banyak) elemen

ditentukan oleh intensitas sinar X. *X-ray Fluorescence* (XRF) adalah teknik yang dalam dengan kedalaman sampel yang dianalisis bervariasi dari kurang dari 1 mm sampai 1 cm tergantung pada energi dari sinar X dipancarkan dan komposisi sampel (Utami, 2012: 20).



Gambar II. 6 *X-ray Fluorescence* (XRF)

Sinar-X yang dihasilkan merupakan gabungan spektrum sinambung dan spektrum berenergi tertentu (*discreet*) yang berasal bahan sasaran yang betumbuk elektron, jenis spektrum *discreet* yang terjadi tergantung pada perpindahan elektron yang terjadi dalam atom bahan. Spektrum ini dikenal dengan spektrum sinar-X karakteristik. Spektometri XRF memanfaatkan sinar-X yang dipancarkan oleh bahan selanjutnya ditangkap detektor untuk dianalisis kandungan unsur dalam bahan. Bahan yang dianalisis dapat berupa padat massif, pelet, maupun serbuk. Analisis unsur dapat berupa kualitatif maupun kuantitatif. Analisis kualitatif menganalisis jenis unsur yang terkandung dalam bahan dan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam bahan. Sinar-X yang dihasilkan dari peristiwa tersebut diatas ditangkap oleh detektor semi konduktor Silikon Litium (Munasir, dkk, 2012: 24).

X-ray Fluorescence (XRF) alat yang digunakan untuk analisis unsur dalam bahan secara kualitatif dan kuantitatif. Prinsip kerja metode analisis XRF berdasarkan terjadinya tumbukan atom-atom pada permukaan sampel (bahan) oleh sinar-X dari sumber sinar-X. Hasil analisis kualitatif dilakukan untuk menganalisis jenis unsur

yang terkandung dalam bahan, dan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan konsentrasi unsur dalam bahan (Winarni, dkk, 2014: 3).

F. Spektroskopi Serapan Atom (SSA)

Peristiwa serapan atom pertama kali diamati oleh Fraunhofer, ketika menelelah garis-garis hitam pada spektrum matahari. Sedangkan yang memafaatkan prinsip serapan atom dibidang analisis adalah seorang Australia bernama Alan Walsh di tahun 1995 (Saptorahardjo, 1990: 287).

Prinsip Spektroskopi Serapan Atom (SSA) adalah adsorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Cahaya pada gelombang ini mempunyai cukup energi untuk mengubah tingkat elektronik suatu atom. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik dengan absorpsi energi, berarti memperoleh lebih banyak energi, suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi, tingkat-tingkat eksitasi pun bermacam-macam (Saptorahardjo, 1990: 288).

Cara kerja Spektroskopi Serapan Atom (SSA) yaitu seperti gambar menunjukkan suatu tipe atomiser nyala. Bahan bakar dan gas oksidator dimasukkan dalam kamar pencampur kemudian dilewatkan melalui *baffle* menuju ke pembakar. Nyala akan dihasilkan, sampel dihisap masuk ke kamar pencampur. Hanya tetesan kecil yang dapat melalui *baffle*, tetapi hal ini tidak selalu sempurna ini, karena kadangkala nyala tersedot balik ke dalam kamar pencampur sehingga menghasilkan ledakan. Untuk itu lebih disukai pembakar dengan lubang yang sempit dan aliran gas pembakar serta oksidator dikendalikan dengan seksama. Dengan gas asetilen dan oksidator udara tekan, temperatur maksimum yang tercapai adalah 1200 °C untuk temperatur tinggi biasanya digunakan N:O=2:1. Sampel diletakkan pada batang

sfesifik yang porosnya horisontal atau pada logam tantalum yang berbentuk pita. Pada tungku grafit temperatur dapat dikendalikan secara elektrik biasanya temperatur dinaikkan secara bertahap untuk menguapkan dan sekaligus mendisosiasi senyawa yang dianalisis (Saptorahardjo, 1990: 291).

Menurut Susanti (2015) Spektrofotometer Serapan Atom terdiri dari komponen dasar, yaitu sumber air, sistem pengataman, monokromator, detektor, dan sistem pembacaan adalah sebagai berikut:

1. Sumber sinar

Berfungsi sebagai penyedia radiasi dengan energi tertentu, biasanya berupa lampu katode berongga berbentuk silinder yang terdiri dari dua jenis elektroda berisi gas mulia bertekanan rendah.

2. Monokromator

Berfungsi sebagai agen pengubah cahaya tampak dari keadaan polikromatik menjadi monokromatik yang sesuai dengan panjang gelombang tertentu yang dikehendaki.

3. Detektor

Berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya dan memperkuat sinyal.

4. Layar Pembacaan

Berfungsi untuk menunjukkan data absorbansi atau konsentrasi setelah proses.

Logam-logam yang mudah diuapkan seperti Cu, Pb, Zn, Cd, umumnya ditentukan pada suhu rendah sedangkan untuk unsur-unsur yang tak mudah diatomisasi diperlukan suhu tinggi. Suhu tinggi dapat dicapai dengan menggunakan suatu oksidator bersama dengan gas pembakar, contoh atomisasi unsur seperti Al, Ti, Be (Saptorahardjo, 1990: 290).

Metode Spektrofotometer Serapan Atom mempunyai kelebihan-kelebihan antara lain : lebih spesifik, mempunyai limit deteksi yang rendah, analisis dapat dilakukan dengan cepat, ekonomis, batas kadar yang dapat ditentukan sangat luas (ppm hingga %), output data dapat langsung dibaca, beberapa unsur yang berbeda dapat dianalisis dari larutan yang sama, dan preparasi sampel sebelum analisis sederhana (Susanti, 2015: 20)

Menurut Utami (2012: 20) Instrumentasi Spektroskopi Serapan Atom (SSA) digambarkan sebagai berikut:

- a. Sumber radiasi semula dipakai lampu wolfram yang menghasilkan radiasi yang sinambung. Akan tetapi lampu wolfram memberikan intensitas yang diteruskan sangat kecil. Lampu katoda yang berongga yang terdiri atau kombinasi umum yang dipakai sebagai sumber radiasi. Di samping itu sebagai sumber radiasi yang umum dipakai adalah tabung awan muatan gas (*gas discharge tube*).
- b. Monokromator yang dipakai harus mampu memberikan resolusi yang terbaik. Ada dua bentuk monokromator yang dipakai pada Spektroskopi Serapan Atom (SSA) yaitu monokromator celah dan kisi difraksi.
- c. Alat pembakar untuk mendapatkan nyala api yang dikehendaki juga harus diperhatikan. Nyala api diharapkan untuk memperoleh uap-uap atom netral suatu unsur dalam sampel.
- d. Gas pembakar untuk SSA memiliki berbagai macam yang biasa dikombinasikan dengan gas pengoksida yang bertujuan untuk menaikkan temperatur.
- e. detektor Spektroskopi Serapan Atom (SSA) berfungsi mengubah intensitas radiasi yang datang menjadi arus listrik. Pada Spektroskopi Serapan Atom (SSA) yang

umum dipakai sebagai detektor adalah tabung penggandaan foton *photo multiplier tube detektor* (PMT).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Fisika, Kimia Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Science Bulding Universitas Hasanuddin Makasaar dan mulai dilaksanakan pada tanggal 02 Juli sampai 04 Oktober 2017.

B. Alat dan Bahan

1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan *X-Ray Diffraction* (XRD) Shimadzu XRD-7000, *Atomic Adsorption Spektrofotometer* (AAS) Varian AA240S, Shaker merk *Thermo Scientific MAXQ* 2000, oven, Craser, *magnetik stirrer*, neraca analitik, ayakan, lumpang porselin, erlenmeyer 250 mL, labu takar 500 mL, 100 mL, 50 mL, gelas kimia 500 mL, 250 mL, 100 mL, pipet volume 25 mL, 10 mL, pipet skala 25 mL, 10 mL, 5 mL, pipet tetes 3 mL, 1 mL, batang pengaduk, corong, spatula, botol semprot.

2. Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan yaitu asam klorida (HCl) 2 M, sebagai bahan aktivasi, aquades (H₂O), natrium hidroksida (NaOH) 0,1 M, timbal nitrat (Pb(NO₃)₂), kertas pH universal, kertas whatman no.42, tissue dan silika (SiO₂) dari batuan alam gunung Latimojong

C. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Penyiapan sampel dan alat
2. Preparasi silika (SiO_2) batuan alam gunung latimojong
3. Aktivasi silika (SiO_2) dengan asam klorida (HCl) 2 M
4. Uji adsorpsi dengan logam timbal (Pb) dalam limbah sintetik

D. Prosedur Kerja

1. Persiapan Batuan Alam

Silika (SiO_2) alam yang digunakan pada penelitian ini adalah yang diambil dari daerah gunung Latimojong, Karangan, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang sebanyak ± 500 gram.

2. Preparasi Silika (SiO_2) Batuan Alam

Menghancurkan batuan alam dengan menggunakan alat kraser kemudian menghancurkan bongkahan kecil yang belum halus dengan lumpang porselin, mengayak sampel untuk mendapatkan batuan alam yang berukuran 100 *mesh*. Menimbang serbuk batuan alam sebanyak 200 gram. Merendam sampel dalam waterone selama 1 jam pada suhu kamar sambil diaduk dengan magnetik stirrer. Menyaring dan mengeringkan sampel dengan menggunakan oven 120°C selama 3 jam, pastikan silika (SiO_2) sudah kering dan tidak lengket di spatula. Selanjutnya di analisis dengan XRF.

3. Aktivasi Silika (SiO₂) dengan Asam

Aktivasi dengan asam Klorida (HCl) 2 M (Srihapsari, 2006) dilakukan dengan menimbang serbuk batuan sebanyak 150 gram selanjutnya memasukkan kedalam gelas kimia 250 mL kemudian menambahkan larutan asam klorida (HCl) 200 mL. Mengaduk dengan menggunakan magnetik stirer selama 2 jam. Menyaring silika (SiO₂) dengan kertas whatman no. 42 dan mencuci silika (SiO₂) dengan waterone. Mengeringkan dalam oven pada suhu 150 °C selama 3 jam sampai air yang terdapat dalam silika (SiO₂) teruapkan. Mendinginkan silika (SiO₂) dengan menggunakan desikator. Selanjutnya karakterisasi dengan menggunakan XRD.

4. Uji Adsorpsi Logam Timbal (Pb)

a. Pembuatan Larutan Induk Pb²⁺ 1000 ppm sebanyak 500 mL

Pembuatan larutan induk Pb²⁺ dilakukan dengan dengan menimbang timbal nitrat (Pb(NO₂)₃) sebanyak 0,779 gram, memasukkan kedalam labu takar 500 mL kemudian menghimpitkan sampai tanda batas dengan menggunakan waterone.

b. Pembuatan Larutan Baku Pb²⁺ 100 ppm sebanyak 250 mL

Pembuatan larutan baku Pb²⁺ dilakukan dengan memipet sebanyak 25 mL larutan induk Pb²⁺ 1000 ppm, memasukkan kedalam labu takar 250 mL kemudian menghimpitkan sampai tanda batas dengan menggunakan waterone.

c. Pembuatan Larutan Standar Pb²⁺ 3; 6; 9; 12 dan 15 ppm sebanyak 50 mL

Pembuatan larutan baku Pb²⁺ dilakukan dengan cara memipet larutan baku Pb²⁺ 100 ppm masing-masing sebanyak 1,5 mL; 3 mL; 4,5 mL; mL; 6 mL dan 7,5

mL kedalam labu takar 50 mL, selanjutnya menghimpitkan dengan waterone sampai tanda batas miniskus.

d. Penentuan Konsentrasi Optimun Adsorpsi Silika (SiO₂) Alam Terhadap Pb

250 mL larutan baku Pb²⁺ 100 ppm dengan variasi konsentrasi 5, 25, 50, 75 dan 100 ppm, dilakukan dengan cara memipet larutan baku Pb²⁺ 100 berturut-turut 2,5 mL, 12,5 mL, 25 mL, 37, 5 mL, dan 50 mL kedalam labu takar 50 mL dan menghimpitkn sampai tanda batar dengan waterone. Lautan selanjutnya memindahkan kedalam erlenmeyer 250 mL dan masing-masing menambahkan adsorben sebanyak 1 g. Kemudian mengaduk selama 2 jam dengan shaker kecepatan 150 rpm selanjutnya didiamkan selama 24 jam. Larutan di disaring menggunakan kertas saring Whatman no. 42 untuk memisahkan filtat dan residunya. Kemudian menganalisis filtrat menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA).

e. Penentuan Waktu Kontak Adsorpsi Silika (SiO₂) Alam Terhadap Pb

12,5 mL Larutan uji Pb²⁺ 25 ppm ke dalam masing-masing labu takar 50 mL dengan membuat larutan sebanyak 5 kali dan menghimpitkn sampai tanda batas dengan waterone. Selanjutnya memindahka larutann kedalam erlenmeyer 250 mL dan masing-masing larutan ditambah adsorben sebanyak 1 g. Kemudian mengaduk dengan shaker kecepatan 150 rpm pada variasi waktu 20, 40, 60, 80 dan 100 menit. Menyaring larutan menggunakan kertas saring Whatman no. 42 untuk memisahkan filtrat dan residu. Kemudian menganalisis menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA).

5. Penentuan pH Optimun Adsorpsi Silika (SiO₂) Alam Terhadap Pb

12,5 mL Larutan uji Pb²⁺ 25 ppm ke dalam masing-masing labu takar 50 mL dengan membuat larutan sebanyak 5 kali dan menghimpitkn sampai tanda batas

dengan waterone. Larutan selanjutnya memindahkan kedalam erlenmeyer 250 mL dengan variasi pH 2, 4, 6, 8 dan 10. Masing-masing larutan ditambah adsorben sebanyak 1 g. Kemudian mengaduk dengan shaker kecepatan 150 rpm pada waktu 80 menit. Menyaring larutan menggunakan kertas saring Whatman no. 42 untuk memisahkan filtrat dan residu. Kemudian menganalisis menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA)



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini adalah dilakukan melalui tiga tahap yaitu preparasi Silika (SiO_2) alam dari batuan alam, aktivasi silika (SiO_2) alam dan uji adsorpsi serbuk silika (SiO_2) alam dalam menyerap logam timbal (Pb). Hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Preparasi dan Aktivasi silika (SiO_2) alam gunung latimojong dengan HCl 2 M

Jumlah serbuk silika (SiO_2) sebelum aktivasi = 150 gram

Jumlah serbuk silika (SiO_2) sesudah aktivasi = 143,9702 gram

2. Karakterisasi

a. Analisa Silika (SiO_2) alam gunung latimojong dengan XRF sebelum aktivasi

Tabel IV.1 persentase komposisi batuan alam gunung latimojong

Komposisi	Persentase (%)
SiO_2	82,02
Fe_2O_3	14,31
CaO	1,74
P_2O_5	0,51
NiO	0,40
MnO	0,37
K_2O	0,20
TiO_2	0,19
Cr_2O_3	0,12
Nb_2O_5	0,03

Tabel IV.1 dapat dilihat bahwa kandungan tertinggi dalam batu alam gunung latimojong yaitu SiO_2 sebesar 82,02%. Dimana silika (SiO_2) dapat dilanjutkan ke tahap pengaplikasian terhadap logam timbal.

b. Analisa Silika (SiO_2) alam gunung latimojong dengan XRD sesudah aktivasi

Tabel IV. 2 Hasil XRD silika (SiO_2) alam teraktivasi HCL 2 M

Jenis Mineral	Ukuran Partikel (nm)	Rumusl Molekul	Warna Zeolit	Kadar (%)
Tetragonal	21,5917	SiO_2	Putih Kehijauan	86,1

Pada Tabel IV.2 dapat dilihat bahwa diemeter nanometer dari silika (SiO_2) alam sebesar 21,5917 nm didapatkan dari perhitungan dapat dilihat pada lampiran 9, kemudian jenis mineral dan rumus molekul dihitung dengan menggunakan aplikasi match.

2. Aplikasi Silika (SiO_2) Alam Sebagai Adsorben Logam Timbal (Pb)

a. Persentase penyerapan ion logam timbal (Pb) terhadap variasi konsentrasi

Tabel IV. 3. Adsorpsi serbuk silika (SiO_2) terhadap logam timbal (Pb) pada variasi konsentrasi.

[Pb] awal	Konsentrasi (ppm)		Kapasitas Adsorpsi (mg/g)	Efisiensi penyerapan (%)
	[Pb]sisa	[Pb]teradsorpsi		
5	0,32	4,69	0,23	93,47
25	0,30	24,69	1,23	98,77
50	5,66	44,33	2,21	88,67
75	19,45	55,54	2,27	74,05
100	27,26	72,73	3,65	72,73

Pada Tabel IV.3 tersebut dapat dilihat bahwa persentase penyerapan ion logam Pb terhadap variasi konsentrasi mengalami kenaikan pada konsentrasi 25 ppm yaitu 98,77% dengan menggunakan massa adsorben silika (SiO_2) alam sebanyak 1 gram.

b. Persentase penyerapan ion logam timbal (Pb) terhadap variasi waktu kontak

Pada Tabel IV.4 tersebut dapat dilihat bahwa persentase penyerapan ion logam Pb terhadap variasi waktu kontak mengalami kenaikan pada menit 80 menit yaitu 98,38% dengan menggunakan massa adsorben silika (SiO_2) alam sebanyak 1 gram dan konsentrasi 25 ppm.

Tabel IV. 4 Adsorpsi serbuk silika (SiO_2) alam terhadap logam timbal (Pb) pada variasi waktu kontak.

waktu kontak (menit)	Konsentrasi (ppm)			Kapasitas adsorpsi (mg/g)	Efisiensi penyerapan (%)
	[Pb]awal	[Pb]sisa	[Pb]teradsorpsi		
20	25	2,58	22,41	1,12	89,65
40	25	0,73	24,26	1,23	97,07
60	25	0,73	24,26	1,21	97,07
80	25	0,40	24,59	1,22	98,38
100	25	0,44	24,55	1,22	98,23

c. Persentase penyerapan ion logam timbal (Pb) terhadap variasi pH

Pada Tabel IV.5 tersebut dapat dilihat bahwa persentase penyerapan ion logam Pb terhadap variasi pH mengalami kenaikan pada pH yang keempat pada konsentrasi 25 dan waktu pengadukan selama 80 menit yaitu 98,05%.

Tabel IV. 5 Adsorpsi serbuk silika (SiO_2) alam terhadap logam timbal (Pb) pada variasi pH.

pH	Konsentrasi (ppm)			Kapasitas	Efisiensi
	[Pb]awal	[Pb]sisa	[Pb]teradsorpsi	adsorpsi (mg/g)	penyerapan (%)
2	25	8	17	0,85	68
4	25	7,29	17,70	0,88	70,82
6	25	0,48	24,51	1,22	98,78
8	25	5,17	19,82	0,99	97,07
10	25	10,32	14,67	0,73	58,68

B. Pembahasan

1. Preparasi dan Aktivasi Silika (SiO_2) Alam Gunung Latimojong Menggunakan HCl 2 M

Silika (SiO_2) yang digunakan dalam penelitian ini adalah silika (SiO_2) dari batuan alam yang berasal dari daerah penguungan latimojong, karangan, kabupaten enrekang. Batuan alam yang berasal dari daerah tersebut merupakan batu yang berwarna hitam kehijauan. Batuan alam dapat diaktivasi dengan aktivasi secara kimiawi, dimana yang nantinya digunakan untuk adsorben logam berat Pb^{2+} . Aktivasi secara kimiawi yaitu aktivasi dengan cara penambahan asam atau basa yang bertujuan untuk membersihkan permukaan pori, membuang senyawa pengotor.

Tahap awal preparasi silika (SiO_2) batuan alam yaitu dalam bentuk batuan dihaluskan hal ini bertujuan untuk mendapatkan batu alam yang berukuran 100 *mesh*. Selanjutnya silika (SiO_2) batuan alam direndam dengan water one selama 1 jam hal ini bertujuan agar tidak ada lagi pengotor yang akan tertinggal dalam sampel, selain itu pengotor-pengotor organik yang terdapat pada silika (SiO_2) batuan alam dapat

terbawa dan larut dengan penambahan water one karena sifatnya yang polar. Selanjutnya diaduk dengan mengnetik stirer hal ini bertujuan untuk memperluas permukaan dan menghilangkan pengotor sisa. Setelah proses pencucian selesai silika (SiO_2) batuan alam dikeringkan pada suhu 120°C selama 3 jam sampai kering dan tidak lengket dispatula, pemanasan bertujuan untuk menguapkan air yang terdapat dalam sampel. silika (SiO_2) batuan alam yang dihasilkan disini agak lebih putih dibanding sebelum preparasi hal ini karena hilangnya sebagian pengotor dalam silika (SiO_2) batuan alam.

Tahap kedua yaitu aktivasi silika (SiO_2) batuan alam. Aktivasi yang digunakan pada penelitian ini adalah aktivasi secara kimiawi yaitu dengan menggunakan asam. Dimana mula-mula 150 gram silika (SiO_2) batuan alam didalam gelas kimia selanjutnya ditambah 200 mL HCl 2 M dan diaduk dengan magnetik stirer selama 1 jam (berwarna putih). Asam yang digunakan adalah asam klorida (HCl) 2 M yang bertujuan untuk menghilangkan bahan-bahan organik dan logam-logam pengotor yang ada dalam silika (SiO_2). Menurut Affandi dalam Pratomo, dkk (2013) Menunjukkan bahwa perlakuan dengan HCl dapat meningkatkan rendemen silika dan menurunkan beberapa logam seperti Al, K, dan Ca. Sedangkan Menurut Hermania, dkk (2011) penambahan dengan HCl bertujuan untuk menurunkan kadar pengotor kadar pengotor berupa oksida-oksida logam Na_2O , K_2O , dan CaO .

Sampel diaduk dengan stirrer mengalami perubahan warna menjadi kuning, kemudian disaring dengan kertas whatman no. 42 dimana filtrat berwarna kuning

sedangkan residu putih kehijauan, Warna larutan berubah warna menjadi kuning menandakan bahwa pengotor-pengotor yang berada dalam silika (SiO_2) telah terekstrak kedalam asam. Menurut (Rahayu, 2012) Perendaman dengan menggunakan HCl awalnya berwarna jernih berubah menjadi dan terlarutnya logam Fe. Tahap selanjutnya yaitu dilakukan pencucian terhadap silika (SiO_2) batuan alam menggunakan waterone bertujuan untuk menetralkan sampel. Selanjutnya silika (SiO_2) dikeringkan dengan pada suhu $150\text{ }^\circ\text{C}$, hal ini bertujuan menguapkan air dan juga untuk menguapkan asam yang masih terdapat pada serbuk silika (SiO_2). Selanjutnya didinginkan dengan desikator untuk membebaskan silika (SiO_2) dari air.

a. Karakterisasi

Setelah dipreparasi, maka silika (SiO_2) batuan alam dikarakterisasi dengan menggunakan *X-ray fluorescence* (XRF), dimana prinsip *X-ray fluorescence* (XRF) yaitu berdasarkan terjadinya proses eksitasi elektron pada kulit atom bagian dalam ketika atom satu unsur tersebut dikenai sinar X, kekosongan elektron tersebut akan diisi oleh elektron bagian luar dengan melepaskan energi yang spesifik untuk setiap unsur.

Hasil analisis *X-ray fluorescence* (XRF) batuan alam gunung latimojong dapat dilihat pada Tabel IV.1 diperoleh rasio Si sebesar 67,68% sedangkan komposisi SiO_2 sebesar 82,02% dengan perwarna putih kehijauan. Menurut Munasir, dkk (2012) hasil karakterisasi batuan dan pasir dengan menggunakan XRF menunjukkan kandungan SiO_2 sebesar 65,9-78,8%.


Penelitian lain yang dilakukan Taunauumang, dkk (2015) dengan karakteristik batuan di daerah panah bumi bukit kasih kanonang yaitu pada batuan 1 memiliki

kandungan SiO_2 sebesar 36,665 Wt%, batuan 2 memiliki kandungan SiO_2 sebesar 60,942 Wt%, dan batuan 3 memiliki kandungan SiO_2 sebesar 93,384 Wt%.

Dari keseluruhan data tersebut dapat dilihat bahwa komposisi SiO_2 dalam mineral batuan alam gunung latimojong memiliki kandungan SiO_2 cukup tinggi, adanya perbedaan komposisi dari batuan tersebut disebabkan karena jenis batuan dan dipengaruhi letak geografis.

b. Karakterisasi XRD

Zeolit alam hasil aktivasi selanjutnya di karakterisasi dengan menggunakan *X-Ray Diffraction* (XRD) dengan menggunakan sinar X (shimadzu XRD-7000), hal ini bertujuan untuk mengkarakterisasi struktur kristal, ukuran kristal dari suatu bahan padat.



Gambar IV. 1 Hasil XRD Silika (SiO_2)

Uji XRD ini menunjukkan jenis dari mineral silika (SiO_2) dari batuan alam gunung latimojong adalah Tetragonal dengan rumus kimia SiO_2 *unit cell* yaitu $a=15.8000 \text{ \AA}$, $c=9.9600 \text{ \AA}$.


Difraktogram silika (SiO_2) teraktivasi dapat dilihat pada lampiran 9 menunjukkan puncak difraksi tertinggi yaitu $2\theta=25,3990$ yang sesuai dengan pola difraksi JCPDS 90-400-2436. Data difraktogram silika (SiO_2) dapat diketahui besar

ukuran kristal dengan menggunakan perhitungan *Full Width at Half Maximum* (FWHM) dengan mengitung analisis data ukuran partikel menggunakan persamaan *Scherrer*. Perhitungan dengan menggunakan *Scherrer* dapat dilihat pada lampiran 9 diperoleh ukuran diameter partikel rata-rata sebesar 21,5917 nm dengan kadar kristalisasi sebesar 86,1%.

2. Adsorpsi Zeolit Alam Gunung Latimojong Teraktivasi HCl 2 M Terhadap Ion Logam Timbal (Pb)

a. Presentasi Penyerapan Ion Logam Timbal (Pb) Terhadap Variasi Konsentrasi

Konsentrasi optimum dapat dilakukan dalam untuk mengetahui kemampuan silika (SiO_2) alam dalam presentasi penyerapan ion logam timbal (Pb) pada variasi konsentrasi 5, 25, 50, 75, 100.



Gambar IV. 6 Grafik hubungan antara konsentrasi dengan efektivitas penyerapan


Penentuan kondisi adsorpsi optimum dilakukan terhadap ion logam Pb dengan memvariasikan konsentrasi Pb^{2+} yaitu 5, 25, 50, 75 dan 100 ppm. Berdasarkan Gambar IV. 7 terlihat bahwa untuk mengetahui pengaruh konsentrasi efisiensi penyerapan logam Pb^{2+} maka dilakukan pengujian dengan memvariasikan

konsentrasi dengan kecepatan pengadukan 150 rpm. Pada penelitian ini menggunakan kecepatan pengadukan pada 150 rpm karena apabila terlalu lambat akan mempengaruhi kecepatan adsorpsi, hal ini sesuai pada penelitian (Faisal, 2015) bahwa kecepatan pengadukan berpengaruh pada kecepatan proses adsorpsi dan kualitas bahan yang dihasilkan. Pada titik tertentu pengadukan mempengaruhi proses penyerapan. Jika pengadukan terlalu lambat maka proses adsorpsi akan berjalan lambat juga.

Berdasarkan Gambar IV.6 dapat dilihat bahwa efisiensi penyerapan maksimum dapat dilihat pada konsentrasi 25 ppm dengan kecepatan pengadukan 150 rpm sebesar 98,772%. Daya persentase Pb^{2+} yang teradsorpsi mengalami penurunan seiring dengan bertambahnya konsentrasi Pb^{2+} . Hal ini terjadi karena dengan meningkatnya konsentrasi dapat dianggap sebagai proses ketidakstabilan pada permukaan adsorben.

b. Presentasi Penyerapan Ion Logam Timbal (Pb) Terhadap Variasi Waktu Kontak

Waktu kontak optimum dapat dilakukan dalam untuk mengetahui kemampuan silika (SiO_2) alam dalam presentasi penyerapan ion logam timbal (Pb) pada variasi waktu 20, 40, 60, 80 dan 100.



Gambar IV. 7 grafik hubungan antara waktu kontak dengan efektivitas penyerapan

Untuk mengetahui pengaruh waktu kontak ion Pb^{2+} yang diserap oleh adsorben silika (SiO_2) alam dilakukan dengan memvariasikan waktu kontak yaitu 20, 40, 60, 80, dan 100 dengan kecepatan pengadukan 150 rpm.


Untuk mengetahui pengaruh waktu kontak efisiensi penyerapan logam Pb^{2+} maka dilakukan pengujian dengan memvariasikan waktu kontak dapat dilihat pada gambar IV. 7 penyerapan efisiensi maksimum didapat pada waktu kontak 80 menit sebesar 98,3848% pada konsentrasi optimum 25 ppm dengan kecepatan pengadukan 150 rpm. Akan tetapi efektifitas menurun dengan bertambahnya nilai waktu kontak, hal ini karena peningkatan waktu kontak dapat dianggap sebagai proses ketidakstabilan pada permukaan adsorben.

Menurut (Faisal, 2015) lamanya adsorbat dengan adsorben akan mempengaruhi kapasitas penyerapan. Semakin lama waktu kontak maka ion logam Pb^{2+} yang terserap akan semakin meningkat sampai terjadinya kesetimbangan. Hal ini juga dikemukakan oleh (Makinde, dkk, 2007) mengatakan bahwa pengaruh waktu

kontak terjadi ketika adsorpsi belum mencapai kesetimbangan, sebaliknya, pada saat kestimbangan waktu kontak tidak berpengaruh terhadap kapasitas penyerapan.

c. Presentasi Penyerapan Ion Logam Timbal (Pb) Terhadap Variasi pH

Penentuan pH optimum dapat dilakukan dalam untuk mengetahui kemampuan silika (SiO_2) alam dalam presentasi penyerapan ion logam timbal (Pb) pada variasi pH 2, 4, 6, 8 dan 10.



Gambar IV. 8 grafik hubungan antara pH dengan efektivitas penyerapan

Penentuan kondisi adsorpsi optimum dilakukan terhadap ion logam Pb dengan memvariasikan pH Pb^{2+} yaitu 2, 4, 6, 8 dan 10. Memvariasikan pH terhadap Pb^{2+} hal ini untuk mengetahui titik pH yang mampu memberikan daya adsorpsi optimum.

Untuk mengetahui pengaruh pH efisiensi penyerapan logam Pb^{2+} maka dilakukan pengujian dengan memvariasikan pH dapat dilihat pada Gambar IV. 8 penyerapan efisiensi maksimum didapat pada pH 6 sebesar 98,0896% pada konsentrasi optimum 25 ppm dengan kecepatan pengadukan 150 rpm selama 80 menit. Dilihat pada Gambar IV. 8 terjadi penurunan efisiensi penyerapan logam Pb^{2+}

terhadap pH 2 dan 4 hal ini karena pada pH yang terlalu asam dapat terjadi kejenuhan pada batuan yang akan mempengaruhi struktur kerangka silika. Kemudian terjadi kenaikan efisiensi penyerapan logam Pb^{2+} terdapat pada pH 6 sebesar 98,0896%, hal ini karena terjadinya proses kesetimbangan antara silika (SiO_2) dengan ion Pb^{2+} . Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S Ar-Rahman: 9.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

“Dan terakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu” (Al-Quran Al Karim. Al-Quran dan Terjemahan, 2016).

Kata ميزان alat menimbang. Dipahami dalam arti kesetimbangan yang ditetapkan Allah dalam mengatur sistem alam raya, sehingga masing-masing beredar secara seimbang sesuai kadar yang ditetapkanNya, sehingga langit dan benda-benda angkasa tidak saling bertabrakan (Shihab, 2002: 449). Ayat diatas menjelaskan mengenai kestimbangan dimana dapat dihubungkan dalam penelitian ini yaitu pada proses pengaplikasian adsorben dengan logam ion Pb^{2+} dimana pada saat adsorben mengalami kestabilan yang artinya adsorben sudah tidak menyerap logam lagi dari limbah sintetik.

Menurut (Utami, 2012) didasarkan pada batas pH pengendapan ion Pb^{2+} berdasarkan K_{sp} nya yaitu $7,6 [Pb^{2+}] = 7,24 \times 10^{-3} M$, dimana batas pH pengendapan ion Pb^{2+} akan menjadi $Pb(OH)_2$. Terjadi lagi penurunan yang signifikan pada pH 8 dan 10 hal ini dijelaskan (Susilowati, 2013) menyatakan bahwa pada pH diatas 7 terjadi penurunan efisiensi penyerapan logam Pb^{2+} yang diakibatkan karena konsentrasi ion

OH^- . Ion OH^- dengan jumlah yang banyak dalam larutan cenderung berikatan dengan Pb^{2+} membentuk endapan $\text{Pb}(\text{OH})_2$.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Silika (SiO_2) alam gunung latimojong dapat di aktivasi dengan menggunakan HCl 2 M dengan menghasilkan serbuk berwarna putih kehijaun.
2. Karakterisasi silika (SiO_2) alam gunung latimojong dengan menggunakan XRF didapatkan didapatkan silika (SiO_2) sebesar 82,02%. Sedangkan dengan menggunakan XRD diperoleh ukuran diameter rata-rata partikel sebesar 21,5917 nm dan merupakan jenis mineral *tetragonal*.
3. Kondisi optimum adsorpsi ion Pb menggunakan silika (SiO_2) teraktivasi HCl 2 M dengan variasi konsentrasi 25 ppm sebesar 98,47%, waktu kontak 80 menit sebesar 98,38%, dan pH 6 sebesar 98,05%.

B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sintesis silika (SiO_2) terhadap batuan alam latimojong dengan cara penambahan aluminat (Al) pada proses sintesis, hal ini untuk membandingkan hasil persentase adsorpsi antara hasil sintesis dengan aktivasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Al Karim. Al-Quran dan Terjemahan, 2016.
- Bakri, Ridla. "Kaolis Sebagai Sumber SiO₂ untuk Pembuatan Katalis Ni/SiO₂: Karakteristik dan Uji Katalis pada Hidrogenasi Benezena Menjadi Sikloheksana". *Jurnal Sains*, Vol. 12, No. 1, (2008), h: 37-42.
- Cotton dan Wilkinson. *Basic Inorganik Chemistry*. Terj. Sahati, Sunarto, Kimia Anorganik. Universitas Indonesia Press: Jakarta 1989.
- Fauzi, TM. "Pengaruh Pemberian Timbal Asetan dan Vitamin C Terhadap Kadar *Malondialdehyde* dan Kualitas Spermatozoa di Dalam sekresi Epididimis Mencit Albino (*Mus musculus L*)" *Tesis*. Fakultas Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, 2008.
- Faisal. M. "Efisiensi Penyerapan Logam Pb²⁺ Dengan Menggunakan Campuran Bentonit Dan Eceng Gondok". *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol. 4, No. 1 (2015): 20-24.
- Fahmi, Hendriwan dan Abdul, Latif Nurfalalah. "Analisa Daya Serap Silika Gel Berbahan Dasar Abu Sekam Padi". *Jurnal IPTEKS Terapan*, Vol. 10 (2016), h: 176-182.
- Handayani, Murni. "Uji Persamaan Langmuir Dan Freundlich Pada Penyerapan Limbah Krom (VI) oleh zeolit". *PTNBR*, Bandung (2009): h 130-136.
- Krisnawan, Aris. "Karakterisasi Sampel Paduan Magnesium Jenis AZ91D Dengan Berbagai Variasi Waktu Milling Menggunakan X-Ray *Flouresence* (XRF) dan X-Ray *Diffraction* (XRD)." *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Kundari, Noor Anis, dkk. "Adsorpsi Fe dan Mn Dalam Limbah Cair Dengan Zeolit Alam". *SDM Teknologi Nuklir*, 2010, h: 705-710.
- Khopkar, S.M. *Basic Concepis Of Analytical Chemistry*. Terj. Saptoharjo.A, Konsep Dasar Kimia Analitik, Universitas Indonesia (UI-Press): Jakarta, 1990.
- Karyasa, I Wayan. "Studi X-Ray *Flouresence* dan X-Ray *Diffraksion* Terhadap Bidang Belah Batu Pipih Asal Tejakula". *Jurnal Sains dan Teknologi*, vol 2, no 2 (2013), h: 204-212.
- Munandar, Andika. "Adsorpsi Logam Pb Dan Fe Dengan Zeolit Alam Teraktifasi Asam Sulfat". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Munasir, Triwikantoro T, M Zainuri dan Darminto. "Uji XRD dan XRF pada Bahan Mineral (Batuan dan Pasir) Sebagai Sumber Mineral Cerdas (CaCO₃)". *Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (FPFA)*, Vol. 2, No. 1 (2012) h: 1.
- Mujiyanti, D.R, Nuryanto dan Eko, S. K. "Sintesis dan Karakterisasi Silika Gel dari Abu Sekam Padi Yang Dimobilisasi dengan 3-(Trimetoksisilil)- PropantioI". *Jurnal Sains dan Terapan Kimia*, Vol. 4, No. 2 (2010) h: 150-167.

- Naria, Evi. "Mewaspadai Dampak Bahan Pencemar Timbal (Pb) di Lingkungan Terhadap Kesehatan". *Jurnal Komunikasi Penelitian* vol 17, no 4 (2005), h: 66-71.
- Nandi. "Batuan, Mineral dan Batubara". *Handouts*, Bandung: Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial, 2010.
- Palar, Herjando. *Pencemaran Dan Taksilologi Logam Berat*. PT Rineka Cipta; Jakarta: 2008.
- Pratomo Ilham, Sri Wardhani dan Dinar Purwonugroho. "Pengaruh Teknik Ekstraksi dan Konsentrasi HCl dalam Ekstraksi Silika dari Sekam Padi untuk Sintesis Silika Xerogel". *Jurnal Kimia Student*, Vol. 2, No. 1 (2013), h: 358-364.
- Rahayu, Puji Eka. "Konversi Minyak Sawit Menjadi *Biogasoline* Menggunakan Katalis Ni/Zeolit Alam". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2012.
- Retnosari, Agustian. "Ekstraksi dan Penentuan Kadar Silika (SiO₂) Hasil Ekstraksi Dari Abu Terbang (*Fly Ash*) Batubara". *Skripsi*, Jember: Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2013.
- Sulistiya, Nimas dan Mahayana, Argoto. "Kinetika Adsorpsi Krom Dengan Zeolit Alam Aktif Pada Limbah Industry Pelapisan Logam". 2013: h 141-151.
- Srihapsari, Dwita. "Penggunaan Zeolit Alam Yang Telah Diaktivasi Dengan Larutan HCl Untuk Penyerapan Logam-Logam Penyebab Kesadahan Air". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Negeri Semarang, 2006.
- Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Kesan Keserasian Al-Qur'an*. Penerbit Lehtera Hati: Jakarta: 2002.
- Susanti. "Sintesis Selika Gel Teraktivasi dari Pasir Kuarsa Untuk Menurunkan Kadar Ion Cu²⁺ Dalam Air". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2015.
- Setiani Ari. "Sintesis CuO/Silika Gel dari Pasir Kuarsa dan Aplikasi pada Reaksi Oksidasi Fenol". *Skripsi*, Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2015.
- Tutu, Rais, ddk. "Studi Analisis Karakterisasi dan Mikrostruktur Mineral Sedimen Sumber Air Panas Sulili di Kabupaten Pinrang". *Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika*, jilid 11, No 2 (2015), h: 192-201.
- Taunaumang, Yekis Wenas, Donny R Kumajas dan Marthen. "Studi Karakteristik Batuan di Daerah Panas Bumi Bukit Kasih Kanonang". *Jurnal JSME MIPA UNIMA* Vol. 3, No 3 (2015), h: 01.
- Utami, Rina. "Modifikasi Zeolit Alam Dengan Nanokitosan Sebagai Adsorben Ion Logam Berat Dan Studi Kinetikanya Terhadap Ion Pb (II)". *Skripsi*. Depok: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam UI, 2012.
- Winarni, Ayu Zahrotul Wahida, dkk. "Identifikasi Batuan yang Mengandung Mineral Zeolit Sebagai Absorben Logam Berat Berdasarkan Sifat Fisika


Batuan di Desa Kedung Banten Kecamatan Sumbermanjing Waten Kabupaten Malang”. *Jurnal Online UM*, Vol. 2, No 1 (2014), h: 1-7.

Wijayanti, Siti. “Analisa Pola-pola Difraksi Sinar –X Pada Material Serbuk $\text{Nd}_6\text{Fe}_{13}\text{Sn}$, $\text{Nd}_6\text{Fe}_{13}\text{Ge}$ dan $\text{Nd}_6\text{Fe}_{13}\text{Si}$ Menggunakan Metode Rietveld Gsas”. *Skripsi*. Serakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sebelas Maret, 2007.

Wojdel J.C., Zwijnenburg M.A dan Bromley S.T “Magic Silika Clusters as nanoscale Building units For Super –(tris) Tetrahedral Materials”. *Chemistry Of Materials*,(1, 1989) 18, 1464-1469 (2006).



Lampiran 1: Diagram Alir Prosedur Penelitian Secara Keseluruhan





Lampiran 2: Penyiapan Sampel

Batuan Alam

- Ambil secukupnya batuan alam Gunung Latimojong dengan menggunakan palu.
- Masukkan dalam wadah dan Selanjutnya kemas.

Bongkahan Batuan Alam

Lampiran 3: Preparasi Silika (SiO₂) Batuan Alam Gunung Latimojong

Lampiran 4: Aktivasi Silika (SiO_2) Dengan Asam Sulfat (HCl) 2 M

Lampiran 5: Pembuatan Larutan Pb^{2+}

Pembuatan Larutan Induk Pb^{2+} 1000 ppm sebanyak 500 mL

0,779 gram $Pb(NO_2)_3$

- Padatan dimasukkan kedalam gelas kimia 100 mL selanjutnya dilarutkan dengan wateone.
- Pindahkan kedalam labu takar 500 mL.
- Himpitkan sampai tanda batas menggunakan waterone.

Larutan induk Pb^{2+}
1000 ppm

Pembuatan Larutan Baku Pb^{2+} 100 ppm sebanyak 250 mL

25 mL larutan induk Pb^{2+} 1000 ppm

- Masukkan kedalam labu takar 250 mL.
- Himpitkan sampai tanda batas menggunakan water one.
- Homogenkan.


Larutan Baku Pb^{2+} 100 ppm

Pembuatan Larutan Standar Pb^{2+} 3, 6, 9, 12 dan 15 ppm sebanyak 50 mL


larutan baku Pb^{2+} 100 ppm


- Masing-masing dipipet sebanyak 1,5 mL; 3 mL; 4,5mL; 6 mL dan 7,5 mL kedalam labu takar 50 mL.
- Himpitkan sampai tanda batas menggunakan aquades.
- Homogenkan.

Larutan Standar Pb^{2+}

Lampiran 6: Penentuan Adsorpsi Konsentrasi Optimum Terhadap Logam Pb

Lampiran 7: Penentuan Adsorpsi Waktu Kontak Optimum Terhadap Logam Pb



Lampiran 8: Penentuan Adsorpsi pH Optimun Terhadap Logam Pb

Lampiran 9: Perhitngan Diameter Nanopartikel pada Silika (SiO₂)

a. Data analisis XRD

Tabel 1. Data XRD silika (SiO₂)

No.	Theta (θ) (deg)	FWHM
1	11,3266	0,34250
2	12,5008	0,36850
3	19,7276	0,68470
4	22,4256	0,41130
5	24,8484	0,4240
6	32,4159	0,46820
7	35,4000	0,73780

Keterangan:

Theta (θ) : Sudut bragg

FWHM : Lebar puncak difraksif sampel

b. Analisis data

Persamaan *scherrer*:

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}$$

Keterangan:

K : 0,98 tetapan Bragg

λ : 1,5406 Å

β : nilai FWHM

θ : Sudut puncak

1. $2 \theta = 11,3266$

$$\begin{aligned} \text{FWHM} &= 0,34250 \frac{3,14}{180} \text{ rad} \\ &= 0,34250 (0,01744 \text{ rad}) \\ &= 0,0059732 \text{ rad} \end{aligned}$$

$$2\theta = \frac{11,3266}{2} = 5,6633$$

$$\begin{aligned} \theta &= 5,6633 \frac{3,14}{180} \text{ rad} \\ &= 0,09876 \text{ rad} \end{aligned}$$

$$\text{Cos } \theta = 0,9951 \text{ rad}$$

$$\begin{aligned} D &= \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta} \\ &= \frac{0,98 - 1,5406 \text{ \AA}}{0,0059732 \text{ rad} (0,9951 \text{ rad})} \\ &= \frac{1,509788 \text{ \AA}}{0,005943931} \\ &= 253,9901 \text{ \AA} \\ &= 25,3990 \text{ nm} \end{aligned}$$

$$2. 2\theta = 12,5008$$

$$\begin{aligned} \text{FWHM} &= 0,36850 \frac{3,14}{180} \text{ rad} \\ &= 0,36850 (0,01744 \text{ rad}) \\ &= 0,006442 \text{ rad} \end{aligned}$$

$$2\theta = \frac{12,5008}{2} = 6,2504$$

$$\begin{aligned}\theta &= 6,2504 \frac{3,14}{180} \text{ rad} \\ &= 6,2504 (0,01744) \text{ rad} \\ &= 0,10900698 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$\cos \theta = 0,9940646 \text{ rad}$$

$$\begin{aligned}D &= \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta} \\ &= \frac{0,98 - 1,5406 \text{ \AA}}{0,006442 \text{ rad} (0,9940646 \text{ rad})} \\ &= \frac{1,509788 \text{ \AA}}{0,006403764} \\ &= 235,751 \text{ \AA} \\ &= 23,5751 \text{ nm}\end{aligned}$$

$$3. \ 2\theta = 19,7276$$

$$\begin{aligned}\text{FWHM} &= 0,68470 \frac{3,14}{180} \text{ rad} \\ &= 0,68470 (0,01744 \text{ rad}) \\ &= 0,01194117 \text{ rad}\end{aligned}$$

$$2\theta = \frac{19,7276}{2} = 9,8638$$

$$\begin{aligned}\theta &= 9,8638 \frac{3,14}{180} \text{ rad} \\ &= 9,8638 (0,01744) \text{ rad}\end{aligned}$$

$$= 0,17202467 \text{ rad}$$

$$\cos \theta = 0,9852402 \text{ rad}$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}$$

$$= \frac{0,98 - 1,5406 \text{ \AA}}{0,01194117 \text{ rad} (0,9852402 \text{ rad})}$$

$$= \frac{1,509788 \text{ \AA}}{0,01176492}$$

$$= 128,3221 \text{ \AA}$$

$$= 12,8322 \text{ nm}$$

$$4. 2\theta = 22,4256$$

$$\text{FWHM} = 0,41130 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 0,41130 (0,01744 \text{ rad})$$

$$= 0,007173072 \text{ rad}$$

$$2\theta = \frac{22,4256}{2} = 11,2128$$

$$\theta = 11,2128 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 11,2128 (0,01744) \text{ rad}$$

$$= 0,1955512 \text{ rad}$$

$$\cos \theta = 0,9809407 \text{ rad}$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}$$

$$= \frac{0,98 - 1,5406 \text{ \AA}}{0,007173072 \text{ rad} (0,9809407 \text{ rad})}$$

$$= \frac{1,509788 \text{ \AA}}{0,007036358}$$

$$= 214,5570 \text{ \AA}$$

$$= 21,4557 \text{ nm}$$

$$5. \ 2\theta = 24,8484$$

$$\text{FWHM} = 0,42540 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 0,42540 (0,01744 \text{ rad})$$

$$= 0,0074189 \text{ rad}$$

$$2\theta = \frac{24,8484}{2} = 12,424$$

$$\theta = 12,424 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 12,4242 (0,01744) \text{ rad}$$

$$= 0,216678 \text{ rad}$$

$$\text{Cos } \theta = 0,976617 \text{ rad}$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}$$

$$= \frac{0,98 - 1,5406 \text{ \AA}}{0,0074189 \text{ rad} (0,976617 \text{ rad})}$$

$$= \frac{1,509788 \text{ \AA}}{0,007245424}$$

$$= 208,366 \text{ \AA}$$

$$= 20,8366 \text{ nm}$$

$$6. \ 2\theta = 32,4559$$

$$\text{FWHM} = 0,46820 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 0,46820 (0,01744 \text{ rad})$$

$$= 0,008165408 \text{ rad}$$

$$2\theta = \frac{32,4559}{2} = 16,20785$$

$$\theta = 16,20785 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 16,20785 (0,01744) \text{ rad}$$

$$= 0,2826666 \text{ rad}$$

$$\text{Cos } \theta = 0,9603151 \text{ rad}$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}$$

$$= \frac{0,98 - 1,5406 \text{ \AA}}{0,008165408 \text{ rad} (0,9603151 \text{ rad})}$$

$$= \frac{1,509788 \text{ \AA}}{0,0167479}$$

$$= 90,1426 \text{ \AA}$$

$$= 9,0142 \text{ nm}$$

$$7. \ 2\theta = 35,4000$$

$$\text{FWHM} = 0,7378 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 0,7378 (0,01744 \text{ rad})$$

$$= 0,01286723 \text{ rad}$$

$$2\theta = \frac{35,4000}{2} = 17,7$$

$$\theta = 17,7 \frac{3,14}{180} \text{ rad}$$

$$= 17,7 (0,01744) \text{ rad}$$

$$= 0,308688 \text{ rad}$$

$$\text{Cos } \theta = 0,952733 \text{ rad}$$

$$D = \frac{k \lambda}{\beta \cos \theta}$$

$$= \frac{0,98 - 1,5406 \text{ \AA}}{0,01286723 \text{ rad} (0,952733 \text{ rad})}$$

$$= \frac{1,509788 \text{ \AA}}{0,01225903}$$

$$= 123,15004 \text{ \AA}$$

$$= 12,3150 \text{ nm}$$

c. Diameter Rata-rata

$$D_{\text{rata-rata}} = \frac{25,3990 + 23,5951 + 12,8322 + 21,4557 + 20,8366 + 9,0142 + 38,0095}{7}$$

$$D_{\text{rata-rata}} = \frac{151,1423}{7}$$

$$D = 21,5917 \text{ nm}$$

Lampiran 10: Pembuatan Larutan

1. Pembuatan HCl 2 M dalam 250 mL

$$M_2 = \frac{\% \times \rho \times 1000}{mr}$$

$$M_2 = \frac{37\% \times 1,19 \frac{g}{ml} \times 1000}{36,15 \frac{g}{mol}}$$

$$M_2 = \frac{440,3 \frac{g}{ml}}{36,15 \frac{g}{mol}}$$

$$M_2 = 12,1798 \text{ mol/ml}$$

Jadi:

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$250 \text{ mL} \times 2 \text{ M} = V_2 \times 12,1798 \text{ M}$$

$$500 \text{ M/mL} = 12,1798 \text{ M}$$

$$V_2 = \frac{500 \cancel{\text{M}}/\text{mL}}{12,1789 \cancel{\text{M}}}$$

$$V_2 = 41,05 \text{ mL}$$

2. Pembuatan larutan induk timbal (Pb) 1000 ppm

$$\text{ppm} = \frac{mg}{mL}, \therefore \text{ppm} = \frac{g}{L}$$

$$= \frac{Ar \text{ Pb}}{Mr \text{ Pb} (\text{NO}_3)_2} \times \frac{g}{L}$$

$$= \frac{207,2 \text{ mol}}{331,2 \frac{g}{mol}} \times \frac{g}{L}$$

$$= \frac{\frac{g}{L} \times 331,2 \frac{g}{mol} \times L}{207,2 \frac{g}{mol}}$$

$$= 1,598 \text{ gram}$$

Jadi, untuk 500 mL

$$= \frac{1,598 \text{ g}}{2}$$

$$= 0,779 \text{ g}$$

3. Pembuatan larutan baku Pb^{2+} 100 ppm dalam 250 mL

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 250 \text{ mL} \times 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 25000 \text{ mL ppm}$$

$$V_1 = \frac{25000 \text{ ml ppm}}{1000 \text{ ppm}}$$

$$V_1 = 25 \text{ mL}$$

4. Pembuatan larutan baku Pb^{2+} 100 ppm dalam 100 mL

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 100 \text{ mL} \times 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 10.000 \text{ mL ppm}$$

$$V_1 = \frac{10.000 \text{ ml ppm}}{1000 \text{ ppm}}$$

$$V_1 = 10 \text{ mL}$$

5. Pembuatan larutan standar Pb^{2+} 3, 6, 9, 12, 15 ppm

a. Larutan standar 3 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 3 \text{ ppm}$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 150 \text{ mL ppm}$$

$$V_1 = \frac{150 \text{ ml} \cdot \cancel{\text{ppm}}}{100 \cancel{\text{ppm}}}$$

$$V_1 = 1,5 \text{ mL}$$

Memipet 1,5 mL larutan baku pb^{2+} ke dalam labu takar 50 mL, kemudian dihimpitkan dengan waterone hingga tanda batas.

b. Larutan standar 6 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 6 \text{ ppm}$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 300 \text{ mL ppm}$$

$$V_1 = \frac{300 \text{ ml} \cdot \cancel{\text{ppm}}}{100 \cancel{\text{ppm}}}$$

$$V_1 = 3 \text{ mL}$$

Memipet 3 mL larutan baku pb^{2+} ke dalam labu takar 50 mL, kemudian dihimpitkan dengan waterone hingga tanda batas.

c. Larutan standar 9 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 9 \text{ ppm}$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 450 \text{ mL ppm}$$

$$V_1 = \frac{450 \text{ ml} \cdot \cancel{\text{ppm}}}{100 \cancel{\text{ppm}}}$$

$$V_1 = 4,5 \text{ mL}$$

Memipet 4,5 mL larutan baku pb^{2+} ke dalam labu takar 50 mL, kemudian dihimpitkan dengan waterone hingga tanda batas.

d. Larutan standar 12 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 12 \text{ ppm}$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 600 \text{ mL ppm}$$

$$V_1 = \frac{600 \text{ mL ppm}}{100 \text{ ppm}}$$

$$V_1 = 6 \text{ mL}$$

Memipet 6 mL larutan baku pb^{2+} ke dalam labu takar 50 mL, kemudian dihimpitkan dengan waterone hingga tanda batas.

e. Larutan standar 15 ppm

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 50 \text{ mL} \times 15 \text{ ppm}$$

$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 750 \text{ mL ppm}$$

$$V_1 = \frac{750 \text{ mL ppm}}{100 \text{ ppm}}$$

$$V_1 = 7,5 \text{ mL}$$


Memipet 7,5 mL larutan baku pb^{2+} ke dalam labu takar 50 mL, kemudian dihimpitkan dengan waterone hingga tanda batas.

Lampiran11: Data Standarisasi

1. Tabel

Konsentrasi (x)	Absorbansi (y)	x^2	y^2	$x.y$
0	-0.0004	0	0.000000016	0
3	0.0269	9	0.00072361	0.0807
6	0.0583	36	0.00339889	0.3498
9	0.0920	81	0.0088464	0.828
12	0.1221	144	0.01490841	1.4652
15	0.1484	225	0.02202256	2.226
$\Sigma = 45$	0.4473	495	0.04951749	4.9497

2. Grafik



3. Persamaan Garis Linear

a. Standar 3, 6, 9, 12, 15 ppm

$$y = bx + a$$

Nilai b

$$b = \frac{n\sum(xy) - \sum x \sum y}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6(4,9497) - (45)(0,4473)}{6(495) - (45)^2}$$

$$b = \frac{29,6982 - 20,1285}{2970 - 2025}$$

$$b = \frac{9,5697}{945}$$

$$b = 0,0101$$

Nilai a

$$a = y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}}$$

$$a = 0,4473 - 0,0101(45)$$

$$a = 0,4473 - 0,4545$$

$$a = 0,0072$$

jadi, persamaan linear

$$y = a + bx$$

$$y = 0,0072 + 0,0101x$$

$$\begin{aligned}
 R^2 &= \frac{n\sum(xy) - \sum x \sum y}{\sqrt{((n\sum x^2 - \sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}} \\
 &= \frac{6(4,9497) - (45)(0,4473)}{\sqrt{(6(495) - (45)^2)((6)0,04951749) - (0,4473)^2}} \\
 &= \frac{29,6982 - 20,1285}{\sqrt{(2970) - (2025)(0,29710494) - (0,20007729)}} \\
 &= \frac{9,5697}{\sqrt{91,6911292}} \\
 &= \frac{9,5697}{9,5755485} \\
 &= 0,999
 \end{aligned}$$

Lampiran 12: Data Perhitungan Variasi

1. Data Perhitungan Variasi Konsentrasi

a. Konsentrasi timbal (Pb) sisa dalam sampel

Tabel 2. Adsorpsi silika (SiO₂) alam terhadap logam timbal (Pb) pada variasi konsentrasi.

Konsentrasi (ppm)			Kapasitas Adsorpsi (mg/g)	Efisiensi penyerapan (%)
[Pb] awal	[Pb]sisa	[Pb]teradsorpsi		
5	0,32	4,69	0,23	93,47
25	0,30	24,69	1,23	98,77
50	5,66	44,33	2,21	88,67
75	19,45	55,54	2,27	74,05
100	27,26	72,73	3,65	72,73

1) 5 ppm

$$y = a + bx$$

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,0019 - (-0,0014)}{0,0101}$$

$$x = \frac{0,0033}{0,0101}$$

$$x = 0,3267$$

2) 25 ppm

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,0017 - (-0,0014)}{0,0101}$$

$$x = \frac{0,0031}{0,0101}$$

$$x = 0,3069$$

3) 50 ppm

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,0558 - (-0,0014)}{0,0101}$$

$$x = \frac{0,0572}{0,0101}$$

$$x = 5,6633$$

4) 75 ppm

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,1951 - (-0,0014)}{0,0101}$$

$$x = \frac{0,1951}{0,0101}$$

$$x = 19,4554$$

5) 100 ppm

$$x = \frac{y-a}{b}$$

$$x = \frac{0,2740 - (-0,0014)}{0,0101}$$

$$x = \frac{0,2754}{0,0101}$$

$$x = 27,2673$$

b. Kapasitas Adsorpsi timbal (Pb) dalam sampel

$$q_e = \frac{(c_o - c_e) V}{W_a}$$

Keterangan :

q_e = Kapasitas Adsorpsi

C_o = Konsentrasi Awal

C_e = Konsentrasi Akhir

V = Volume Larutan

W_a = Berat Zeolit

1) 5 ppm

$$q_e = \frac{(c_o - c_e) V}{W_a}$$

$$q_e = \frac{\left(5 \frac{mg}{L} - 0,3261 \frac{mg}{L}\right) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = \frac{\left(4,6739 \frac{mg}{L}\right) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = 0,2336 \frac{mg}{g}$$

2) 25 ppm

$$q_e = \frac{(c_o - c_e) V}{W_a}$$

$$q_e = \frac{(25 \frac{mg}{L} - 0,3069 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = \frac{(24,693 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = 1,2346 \frac{mg}{g}$$

3) 50 ppm

$$q_e = \frac{(c_o - c_e) V}{W_a}$$

$$q_e = \frac{(50 \frac{mg}{L} - 5,6633 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = \frac{(44,3367 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = 2,2168 \frac{mg}{g}$$

4) 75 ppm

$$q_e = \frac{(c_o - c_e) V}{W_a}$$

$$q_e = \frac{(75 \frac{mg}{L} - 19,4554 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = \frac{(55,5446 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = 2,7772 \frac{mg}{g}$$

5) 100 ppm

$$q_e = \frac{(c_o - c_e) V}{W_a}$$

$$q_e = \frac{(100 \frac{mg}{L} - 27,2673 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = \frac{(27,7327 \frac{mg}{L}) 0,05 L}{1 g}$$

$$q_e = 3,6366 \frac{mg}{g}$$

c. Efisiensi timbal (Pb) sisa dalam sampel

1) 5 ppm

$$\begin{aligned} \% &= \frac{(c_o - c_e)}{c_o} \times 100\% \\ &= \frac{(5 \frac{mg}{L} - 0,3261 \frac{mg}{L})}{5 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\ &= \frac{(4,6739 \frac{mg}{L})}{5 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\ &= 0,9347 \times 100 \% \\ &= 93,478 \% \end{aligned}$$

2) 25 ppm

$$\begin{aligned} \% &= \frac{(c_o - c_e)}{c_o} \times 100\% \\ &= \frac{(25 \frac{mg}{L} - 0,3069 \frac{mg}{L})}{25 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\ &= \frac{(24,693 \frac{mg}{L})}{25 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\ &= 0,98772 \times 100 \% \\ &= 98,772 \% \end{aligned}$$

3) 50 ppm

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{(c_o - c_e)}{c_o} \times 100\% \\
 &= \frac{\left(50 \frac{mg}{L} - 5,6633 \frac{mg}{L}\right)}{50 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\
 &= \frac{\left(44,3367 \frac{mg}{L}\right)}{50 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\
 &= 0,8867 \times 100 \% \\
 &= 88,67 \%
 \end{aligned}$$

4) 75 ppm

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{(c_o - c_e)}{c_o} \times 100\% \\
 &= \frac{\left(75 \frac{mg}{L} - 19,4554 \frac{mg}{L}\right)}{75 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\
 &= \frac{\left(55,5446 \frac{mg}{L}\right)}{75 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\
 &= 0,7405 \times 100 \% \\
 &= 74,0598 \%
 \end{aligned}$$

5) 100 ppm

$$\begin{aligned}
 \% &= \frac{(c_o - c_e)}{c_o} \times 100\% \\
 &= \frac{\left(100 \frac{mg}{L} - 27,2673 \frac{mg}{L}\right)}{75 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\
 &= \frac{\left(72,7327 \frac{mg}{L}\right)}{100 \frac{mg}{L}} \times 100\% \\
 &= 72,7327 \%
 \end{aligned}$$

2. Data Perhitungan Variasi Waktu Kontak

b. Konsentrasi timbal (Pb) sisa dalam sampel

Tabel 3. Adsorpsi silika (SiO_2) terhadap logam timbal (Pb) pada variasi waktu kontak

waktu kontak (menit)	Konsentrasi (ppm)			Kapasitas adsorpsi (mg/g)	Efisiensi penyerapan (%)
	[Pb]awal	[Pb]sisa	[Pb]teradsorpsi		
20	25	2,58	22,41	1,12	89,65
40	25	0,73	24,26	1,23	97,07
60	25	0,73	24,26	1,21	97,07
80	25	0,40	24,59	1,22	98,38
100	25	0,44	24,55	1,22	98,23

3. Data Perhitungan Variasi pH

a. Konsentrasi timbal (Pb) sisa dalam sampel

Tabel IV. 5 Adsorpsi silika (SiO_2) terhadap logam timbal (Pb) pada variasi pH

pH	Konsentrasi (ppm)			Kapasitas adsorpsi (mg/g)	Efisiensi penyerapan (%)
	[Pb]awal	[Pb]sisa	[Pb]teradsorpsi		
2	25	8	17	0,85	68
4	25	7,29	17,70	0,88	70,82
6	25	0,48	24,51	1,22	98,78
8	25	5,17	19,82	0,99	97,07
10	25	10,32	14,67	0,73	58,68

Lampiran 13: Dokumentasi Penelitian

a. Preparasi Silika (SiO_2) dari Batuan Alam Gunung Latimojong



Batuan Alam Gunung Latimojong



Proses penghancuran silika (SiO_2) Alam



Serbuk silika (SiO_2) alam Gunung Latimojong



Shaker 100 mesh



menimbang silika (SiO_2) alam



Proses pengadukan



Proses penyaringan



Proses Pemanasan



Silika (SiO_2)

b. Aktivasi Silika (SiO_2) Alam Gunung Latimojong dengan HCl 2 M

Larutan HCl 2 M

Silika (SiO_2) alam
Gunung Latimojong

Proses pengadukan



Proses penyaringan




Proses Penetrulan



Proses Pemanasan



Proses pendinginan



Karakterisasi dengan XRD

c. Uji Adsorpsi Logam Timbal (Pb)



Menimbang padatan
 $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$



larutan induk Pb^{2+}
1000 ppm



larutan baku Pb^{2+} 100
100ppm



menimbang Silika
(SiO_2)



Proses pengadukan



Sampel setelah proses
pengadukan



Proses penyaringan



larutan standar Pb^{2+}



proses analisis dengan SSA

BIOGRAFI



Irmawati, biasa dipanggil dengan Irma. Lahir di Karang, Desa Latimojong, Kabupaten Enrekang pada tanggal 25 November 1994. Dia merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Dina dan Malik, dan anak pertama dari 6 bersaudara dari Dina. Mulai

mengenal dunia pendidikan pada tahun 2004 di SD Karang, melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di SMP 5 Baraka pada tahun 2009 dan MAN 1 Baraka pada tahun 2011 sampai 2013. Selanjutnya pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Kimia di Fakultas Sains dan Teknologi.

Karena keaktifannya selama mengenal dunia pendidikan maka ia mulai memasuki Organisasi Palang Merah Remaja (PMR) pada tahun 2012 sekolah di MAN 1 Baraka. Pada tahun 2013 aktif dalam Organisasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM) dan selanjutnya pada tahun 2016- 2017 menjabat sebagai Ketua Bidang Kerohanian dalam HPMM cabang Buntu Batu Mario.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R