

**STUDI POTENSI PATI UMBI UBI KELAPA (*Dioscorea alata* L.) SEBAGAI
BAHAN PENGHANCUR TABLET**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

PRATIWI NINGSI
NIM: 70100113103

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

**STUDI POTENSI PATI UMBI UBI KELAPA (*Dioscorea alata* L.) SEBAGAI
BAHAN PENGHANCUR TABLET**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

PRATIWI NINGSI
NIM: 70100113103

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Pratiwi Ningsi
NIM : 70100113103
Tempat/Tanggal Lahir : Lattimu/29 Nopember 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Perumahan Griya Patri Abdullah D3/02
Judul : Studi Potensi Pati Ubi Ubi Kelapa (*Dioscorea alata* L.)
Sebagai Bahan Penghancur Tablet

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Samata-gowa, Agustus 2017

Penyusun,

Pratiwi Ningsi
70100113103

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Studi Potensi Pati Ubi Ubi Kelapa (*Dioscorea alata* L.) Sebagai Bahan Penghancur Tablet" yang disusun oleh Pratiwi Ningsi, NIM: 70100113103, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 15 Agustus 2017 M yang bertepatan dengan 22 Dzulqa'idah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 15 Agustus 2017 M
22 Dzulqa'idah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing I : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. (.....)

Penguji I : Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Dra. Audah Mannan, M.Ag. (.....)



Dr. dr. H. Andi Armyrn Nurdin, M.Sc
NIP. 19850203 198312 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad saw, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan “Studi Potensi Pati Ubi Ubi Kelapa (*Dioscorea alata* L.) Sebagai Bahan Penghancur Tablet” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penyusun menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini, karena itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan naskah skripsi ini, yaitu..:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Ibu Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Andi Susilawaty, S.Km., M.Kes. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd. selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si. selaku ketua jurusan sekaligus pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Mukhriani, S.Si., M.Si., Apt. selaku sekretaris jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Ibu Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing akademik.
9. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt., selaku penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
11. Dra. Audah Mannan, M.Ag., selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
12. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah swt. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

13. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Saharuddin Wajo dan Ibunda Hj. Ida yang tak henti-hentinya memberi do'a dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau.
14. Untuk Seluruh Keluarga yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayang serta Do'a
15. Rekan, saudara, teman seperjuangan angkatan 2013 "Farbion" yang telah banyak membantu dan telah berjuang bersama dari awal hingga akhir, *you're Amazing !*
16. Sahabat- sahabatku (Nurul Fahmi, Sri Dewi, Eva Restika, A. Nurwati, Nurul Yulindah) dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu) yang selalu memberikan motivasi siang dan malam, terimakasih untuk waktu *dan breakthrough* nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang Farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Swt. Amin *Ya Rabbal Alamin.*

Wassalammu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	3
D. Ruang Lingkup Penelitian	4
E. Kajian Pustaka	4
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7-36
A. Uraian Tumbuhan	7
1. Taksonomi <i>Dioscorea alata</i> L.....	7
2. Deskripsi <i>Dioscorea</i>	7
3. Morfologi <i>Dioscorea alata</i> L	8
4. Kandungan Kimia <i>Dioscorea alata</i> L	10
B. Uraian Pati	10
1. Sifat Fisikokimia Pati	15
2. Karakterisasi Pati.....	19
C. Uraian Tablet	22
1. Definisi Tablet.....	22
2. Eksipien	23

3. Pati Sebagai Bahan Penghancur Tablet	27
4. Metode Pembuatan Tablet	29
5. Evaluasi Tablet	31
D. Tumbuhan Dalam Perspektif Islam	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37-46
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	37
1. Jenis Penelitian	37
2. Lokasi Penelitian	37
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Instrumen penelitian	38
1. Alat yang digunakan	38
2. Bahan yang digunakan	38
D. Cara Kerja.....	38
1. Isolasi Pati	38
2. Analisis <i>Proxymate</i>	39
3. Analisis Kadar Amilosa.....	41
4. Morfologi Granul.....	42
5. <i>X-ray Diffraction</i>	42
6. <i>Swelling Power</i> dan <i>Water Capacity Binding</i>	42
7. Pembuatan Tablet	43
8. Evaluasi Tablet	44
a. Uji Waktu Hancur.....	44
b. Uji Kerapuhan.....	45
c. Uji Kekerasan	45
d. Uji Disolusi.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	47-57
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan	51
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi Penelitian	58
KEPUSTAKAAN	59-65

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66-112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	113



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Isolasi Pati	66
2. Skema Kerja Analisis Kadar air	68
3. Skema Kerja Analisis Kadar Abu	69
4. Skema Kerja Analisis Kadar Lemak	70
5. Skema Kerja Analisis kadar protein.....	71
6. Skema Kerja Analisis Kadar Amilosa	73
7. Skema Kerja Morfologi Granul	76
8. Skema Kerja <i>X-ray Diffraction</i>	77
9. Skema Kerja <i>Swelling power</i> dan <i>water capacity binding</i>	78
10. Pembuatan tablet Piroksikam	80
11. Evaluasi Tablet.....	82
12. Tabel Uji Kadar Abu	85
13. Tabel Uji Kadar Air	86
14. Tabel Uji Kadar Lemak.....	87
15. Tabel uji kadar protein	88
16. Kurva Baku Amilosa.....	89
17. Hasil analisis kadar amilosa pati ubi kelapa (<i>Dioscorea alata</i> L.)	90
18. Daftar <i>peak X-ray diffraction</i> dari Pati <i>Dioscorea alata</i> L.	91
19. Data Kristalografi Pati <i>Dioscorea alata</i> L.	92
20. Pembuatan Tablet Piroksikam 500 mg	93

21. Tablet Piroksikam Formula I Dan II.....	94
22. Data Absorbansi Larutan Baku Piroksikam.....	95
23. Kurva Baku Piroksikam.....	96
24. Data Hasil Disolusi Tablet Piroksikam Pada Menit Ke-40.....	97
25. Perhitungan Analisis <i>Proxymate</i>	98
26. Perhitungan <i>Swelling Power</i> Dan <i>Water Capacity Binding</i>	100
27. Perhitungan Larutan Baku Amilosa.....	102
28. Perhitungan Kadar Amilosa.....	104
29. Perhitungan Uji Kerapuhan Tablet.....	105
30. Perhitungan Konsentrasi Terlarut Pada Uji Disolusi.....	106
31. Perhitungan Persentase Terlarut Pada Uji Disolusi.....	110
32. Sertifikat Analisis Amilosa.....	112



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Komponen Lain Yang Terkandung Dalam Pati.....	10
2. Kandungan Amilosa Dan Amilopektin Beberapa Tumbuhan	14
3. Formulasi Tablet Piroksikam	43
4. Komponen Kimia Pati <i>Dioscorea alata</i> L.	47
5. Kadar (%) Amilosa Dan Amilopektin Pati <i>Dioscorea alata</i> L.....	47
6. <i>Swelling Power</i> Pati <i>Dioscorea alata</i> L.....	47
7. <i>Water Capacity Binding</i> Pati <i>Dioscorea alata</i> L.	47
8. Data Hasil Uji Waktu Hancur Tablet Piroksikam.....	50
9. Data Hasil Uji Kerapuhan Tablet Piroksikam.....	50
10. Data Hasil Uji Kekerasan Tablet Piroksikam	50
11. Data Hasil Uji Disolusi Tablet Piroksikam.....	50
12. Hasil Uji Kadar Abu.....	85
13. Hasil Uji Kadar Air	86
14. Hasil Uji Kadar Lemak	87
15. Hasil Uji Kadar Protein.....	88
16. Absorbansi Deret Konsentrasi Kurva Baku	60
17. Kadar Amilosa Pati Ubi Kelapa (<i>Dioscorea alata</i> L.).....	60
18. Daftar <i>Peak</i> Difraktogram Pati <i>Dioscorea alata</i> L	91
19. Data Kristalografi Pati <i>Dioscorea alata</i> L	92
20. Formulasi Tablet Piroksikam	93

21. Hasil Absorbansi Deret Konsentrasi Kuva Baku 95

22. Kadar % Terlarut Tablet Piroksikam 97



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Umbi Dan Daun <i>Dioscorea alata</i> L.....	9
2. Struktur Amilosa Dan Amilopektin	12
3. Linear Dan Percabangan Polimer Pati	12
4. Siklus Konversi Sukrosa	13
5. Struktur Kimia Amilosa Dan Amilopektin	15
6. Proses Aksi Kapiler.....	25
7. Proses <i>Swelling</i>	25
8. Proses Partikel Terpulsif	26
9. Proses <i>Wicking</i>	26
10. Hasil Uji <i>X-Ray Diffraction</i> Dari Pati <i>Dioscorea alata</i> L.....	48
11. SEM (<i>Scanning Electron Microscopy</i>) Pati <i>Dioscorea alata</i>	49
12. Kurva Baku Amilosa Murni.....	89
13. Tablet Piroksikam	94
14. Kurva Baku Piroksikam	96
15. Sertifikat Analisis Amilosa	112

ABSTRAK

Nama : Pratiwi Ningsi

NIM : 7010011303

Judul : Studi Potensi Pati Umbi Ubi Kelapa (*Dioscorea alata* L.) Sebagai Bahan Penghancur Tablet

Dioscorea alata L., merupakan tanaman yang memiliki kadar amilosa sekitar 20-30 % sehingga berpotensi dijadikan sebagai alternative bahan penghancur dalam formulasi sediaan padat. Pada penelitian ini dilakukan karakterisasi pati *Dioscorea alata* L., meliputi analisis *proxymate* (kadar air, abu, protein, dan lemak), kadar amilosa, analisis morfologi granul, kristalinitas, *swelling power* dan *water capacity binding*. Potensi pati umbi *Dioscorea alata* L. sebagai penghancur dilakukan dengan menformulasi tablet piroksikam. Dibuat 2 jenis tablet dengan bahan penghancur yang berbeda yaitu pati *Dioscorea alata* L. dan pati jagung dengan konsentrasi masing-masing 10 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pati *Dioscorea alata* L. memiliki sedikit komponen minor, kadar amilosa 18,08 %, dengan bentuk granul tipe elipsoid, dan bundar serta menunjukkan kristal tipe A *polymorph* dengan sistem *orthorhombic*. Hasil evaluasi tablet piroksikam menunjukkan bahwa tablet yang menggunakan pati *Dioscorea alata* L. sebagai bahan penghancur berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan tambahan dalam formulasi tablet.

Kata kunci : Pati, *Dioscorea alata* L., Bahan Penghancur, Tablet

ALAUDDIN
MAKASSAR

ABSTRACT

Nama : Pratiwi Ningsi

NIM : 7010011303

Judul : Study Potency starch of *Dioscorea alata* L. as The Tablet Disintegrant

Dioscorea alata L., is a plant that has an amylose content of about 20-30% so it becomes an alternative disintegrant in a solid dosage formulation. In this study, *Dioscorea alata* L. starch characterization, proximate (water content, ash, protein, and fat), amylose content, granular morphology analysis, crystallinity, swelling and binding water capacity were observed. Starch potential of *Dioscorea alata* L. as disintegrant is done by formulating a piroxicam tablet. Two types of tablets with different disintegrant materials are *Dioscorea alata* L. starch and corn starch with a concentration of 10% each other. The results showed that *Dioscorea alata* L. starch had slightly minor components, 18.08% amylose content, with ellipsoid type granules, and round and polymorphic type A crystalline features with orthorhombic system. The results of the evaluation of piroxicam tablets showed tablets using *Dioscorea alata* L. starch potentially as a disintegrant in tablets formulation.

Key words: *Dioscorea alata* L, Starch, Tablet, Disintegrant



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara *megabiodiversity* terbesar ketiga yang berfungsi sebagai lumbung energi hayati, namun demikian keanekaragaman yang berlimpah ini belum digali dan dimanfaatkan secara optimal, serta belum diterapkannya teknologi yang memadai dalam pemanfaatan pengelolaan maupun usaha pelestariannya. (Sutarno dan Sugiyarto, 2006).

Dioscorea merupakan salah satu tanaman yang berpotensi di Indonesia, yang memiliki sekitar 600 spesies, dimana 50-60 spesies dibudidayakan untuk dijadikan makanan dan obat-obatan. Famili Dioscorea terkenal di Indonesia adalah *D.alata* L, *D.hispida*, *D.bulbilifera* L, dan *D.esculenta* yang memiliki produktivitas 60-70 ton/ha, namun umbi ini belum digunakan secara intensif. Ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) sebenarnya sudah sejak lama merupakan tanaman budidaya, tetapi masih sangat jarang ditanam secara besar-besaran. Biasanya orang mengusahakan hanya dalam jumlah yang terbatas sebagai pekerjaan sampingan (Sulistiyono, 2004).

Saat ini keberadaan ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) lokal di Indonesia mulai tergusur. Keengganan masyarakat untuk menanam ubi kelapa disebabkan nilai ekonomi yang rendah dan belum tereksplorasinya manfaat dari ubi kelapa, jika dibiarkan maka dalam jangka panjang dikhawatirkan ubi kelapa menjadi umbi langka dan tersingkir sebagai tanaman yang dibudidayakan (Hapsari, 2014).

Seiring dengan perkembangan dunia kefarmasian, tumbuh-tumbuhan merupakan sumber bahan baku yang penting untuk bidang farmasi karena dapat dimanfaatkan sebagai obat ataupun sebagai bahan tambahan dalam pembuatan suatu

sediaan, salah satu contohnya adalah penggunaan pati sebagai bahan tambahan yang relatif baik digunakan dikalangan industri farmasi khususnya dalam produksi tablet (Karyono, 2014).

Ubi Kelapa (*Dioscorea alata* L.) merupakan tanaman dengan kadar pati tinggi, mulai dari 70% sampai 80% dari berat kering, tingginya kadar pati dalam ubi kelapa, menunjukkan adanya potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pati untuk bahan tambahan tablet, namun suatu bahan agar dapat digunakan sebagai bahan penghancur tablet antara lain mudah terbasahi dan menyerap air, sifat ini juga dimiliki oleh pati ubi kelapa, oleh karena itu perlu dilakukan studi pendahuluan agar pati memenuhi kriteria sebagai bahan penghancur (Chien, *et al.*, 2005).

Pati adalah salah satu bahan alam yang paling banyak digunakan sebagai pengisi, pengikat, dan penghancur dalam pembuatan bentuk sediaan padat. Meskipun pati jagung adalah salah satu dari pati yang paling banyak digunakan dalam formulasi farmasi, pati dari sumber tanaman lainnya telah menunjukkan sifat fungsional yang berbeda seperti pembentuk gel, kekuatan pengembangan, dan penyerapan air, yang terkait dengan kapasitas pati untuk berfungsi secara efektif sebagai penghancur dalam bentuk sediaan padat (Okunlola, 2011).

Fungsi utama pati bila digunakan sebagai bahan tambahan dalam bentuk sediaan padat adalah sebagai penghancur atau disintegran, pati secara klasik digunakan sebagai penghancur tablet dan tetap populer digunakan dalam banyak tablet konvensional dan produk obat bermerek. Beberapa mekanisme yang populer pada pati sebagai penghancur adalah pembentukan mikrostruktur kapiler dimana cairan dapat menembus tablet, panas pembasahan dan perluasan udara yang terperangkap, pembengkakan partikel, dan pengembangan kekuatan (Rashid, 2013)

Maka dari itu, melihat potensi yang dimiliki oleh tanaman *Dioscorea alata*, yaitu mudah ditemukan, dan berlimpah jumlahnya di alam membuat tanaman yang mengandung pati ini layak untuk dilakukan studi potensi agar bisa dijadikan sebagai prospek kedepan sebagai bahan tambahan khususnya bahan penghancur sediaan tablet dalam bidang industri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.)?
2. Bagaimana potensi pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) sebagai bahan penghancur tablet?

C. Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

a. *Dioscorea alata* L.

Tanaman *Dioscorea alata* L. adalah tanaman penghasil umbi, memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, mengandung vitamin, protein dan mineral. Sebagian besar karbohidrat dalam bentuk pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin (Sulistiyono, 2004).

b. Pati

Pati adalah polisakarida alami dengan bobot molekul tinggi yang terdiri dari unit-unit glukosa. Umumnya pati mengandung dua tipe polimer glukosa, yaitu amilosa dan amilopektin. Amilosa adalah komponen pati yang mempunyai rantai lurus dan larut dalam air, umumnya amilosa menyusun pati 17-21 %, terdiri dari satuan glukosa yang bergabung melalui ikatan 1,4- α -glikosida dan amilopektin adalah suatu polisakarida yang jauh lebih besar dari amilosa yang mengandung 1000 satuan

glukosa atau lebih per molekul yang dihubungkan dengan ikatan 1,6- α -glikosida (Fessenden dan Fessenden, 1991).

c. Tablet

Tablet didefinisikan sebagai bentuk solid yang mengandung satu atau lebih zat aktif dengan atau tanpa berbagai excipien (yang meningkatkan mutu sediaan tablet, sifat alir yang baik, sifat kohesivitas, kecepatan disintegrasi dan sifat antilekat) dan dibuat dengan mengempa campuran serbuk dalam mesin tablet (Siregar dan Wikarsa, 2010).

d. Excipien (Bahan Tambahan)

Excipien merupakan komponen dari produk jadi selain bahan aktif farmasi (*Active Pharmaceutical Ingredients*) dan ditambahkan selama formulasi untuk tujuan tertentu (US Pharmacopeia, 2009).

e. Penghancur

Bahan penghancur berfungsi memicu pemecahan tablet setelah digunakan menjadi bagian-bagian kecil untuk ketersediaan obat jadi (Ansel, 2010).

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian ini mencakup studi karakterisasi dan potensi pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) sebagai bahan tambahan tablet.

E. Kajian Pustaka

1. Pada tahun 2007 Realey *et al.*, melakukan isolasi dan karakterisasi pati dari 7 *cultivar* *Dioscorea alata* di Jamaica, studi ini menunjukkan adanya perbedaan sifat fisikakimia dari ke 7 kultivar tersebut, studi ini dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi jenis *Dioscorea alata* yang terdapat di Jamaica, didapatkan juga bahwa pati umbi *Dioscorea alata* baik untuk penderita

Diabetes mellitus, dan dapat juga digunakan sebagai bahan pengikat dan penghancur dalam sediaan solid.

2. Pada tahun 2013 Peres *et al.*, melakukan isolasi *starch* dari ubi kelapa (*Dioscorea* sp) yang tumbuh di Venezuelan Amazon: Struktur dan Sifat fungsional, studi ini menunjukkan bahwa dari isolasi pati ubi kelapa didapatkan kadar amilosa 20-30 %, amilokpetin dari pati yam memiliki massa molar, jari-jari, kepadatan dan nilai numerik yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya pada ubi kelapa dan pati singkong, studi ini juga menunjukkan bahwa pati dari ubi kelapa putih lebih peka terhadap hidrolisis enzimatis daripada dua lainnya (ungu dan kuning), dan ini dapat dikaitkan dengan rasio amilosa yang lebih rendah dibanding dengan rasio amilopektin.
3. Pada tahun 2011 Okunlola *et al.*, melakukan evaluasi pati yang diperoleh dari empat spesies *Dioscorea* sebagai agen mengikat dalam formulasi tablet klorokuin fosfat, metode yang digunakan adalah dengan menguji kandungan kimia, kandungan amilosa, *swelling factor* dan *water binding capacity*, *rheological properties*, dan preparasi granul, didapatkan bahwa hasil studi ini mengatakan adanya efektivitas relatif dari empat pati *Dioscorea* dan jagung pati sebagai pengikat dalam formulasi klorokuin tablet.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui karakteristik pati umbi dari ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.)

- b. Untuk mengetahui potensi pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) sebagai bahan tambahan tablet

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi tentang karakteristik pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.)
- b. Mengembangkan pati yang terdapat pada umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) sebagai bahan penghancur pada sediaan tablet.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Tumbuhan

1. Taksonomi *Dioscorea alata* L. (Tjitrosoepomo, 1991)

Regnum	: Plantae
Divisi	: Spermatophyta
Sub Divisi	: Angiospermae
Kelas	: Monocotyledoneae
Ordo	: Liliales
Familia	: Dioscoreaceae
Genus	: Dioscorea
Spesies	: <i>Dioscorea alata</i> L.

2. Deskripsi *Dioscorea*

Dioscorea merupakan tanaman herba semusim, batang membelit dan menghasilkan umbi, baik umbi udara maupun umbi yang terdapat dalam tanah, memiliki daun berbentuk hati dengan pertulangan retikular, bunga terdapat di ketiak daun dan berbentuk tandan, bunga berkelamin tunggal, buah berbentuk kapsul dengan biji bersayap (APG, 2009). *Dioscorea* mempunyai nama populer dalam bahasa Inggris *yam*, namun beberapa spesies tertentu meskipun sebenarnya satu spesies, terdapat variasi penamaan (IPGRI, 1997).

Secara umum, yang membedakan satu spesies *Dioscorea* dengan spesies lainnya adalah arah lilitan dan bentuk batang, ada tidaknya duri pada batang, bentuk

dan jumlah helaian daun, ada tidaknya buah di atas atau biasa disebut buah katak, bentuk umbi, jumlah dan ukuran umbi, serta warna umbi (Flach, 1996).

3. Morfologi *Dioscorea alata* L.

Dioscorea alata L. dalam bahasa Inggris disebut *greater yam*, *water yam* dan *ten months yam*. Dalam bahasa Indonesia disebut ubi kelapa atau uwi. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan monokotil semusim, tumbuh merambat dengan arah belit ke kanan, panjang batang mencapai 10 meter, tidak berduri tetapi ada yang berbintik di bagian dasar, batang bersudut empat bersayap nyata, warna hijau atau keunguan, sering kali ada umbi di ketiak daun. Daun tunggal, pertulangan daun melengkung, dengan tujuh sampai dengan sembilan tulang daun, warna daun hijau atau keunguan, helaian daun bulat telur dengan pangkal berbentuk jantung dan ujung meruncing panjang, sistem perakaran serabut. *D.alata* memiliki bunga berbentuk bulir, bunga jantan bulir rapat, bunga betina bulir tidak rapat, perbungaan terjadi pada bulan mei-juni, dengan pipih membulat sekelilingnya bersayap. Umbi di bawah tanah memiliki bentuk dan ukuran bervariasi (Budoyo, 2010).

Umbi *Dioscorea alata* L. dihasilkan dari batang yang membesar di bawah permukaan tanah (termodifikasi) menjadi umbi dengan sistem perakaran serabut. (Trimanto, 2012). Penampilan fisik umbi *D. alata* sangat bervariasi, baik ukuran, bentuk dan warna daging umbi. Bentuk umbi ada yang tidak beraturan, lonjong hingga bulat. Daging umbi ada yang berwarna putih kuning kecokelatan hingga ungu (French, 2006).

Ditinjau dari segi ekologi, tanaman ini merupakan tanaman *subhumid-humid tropis*. Lingkungan tumbuh pertanaman ubi kelapa yang baik adalah yang memiliki curah hujan 1000–1500 mm/tahun dan terdistribusi dengan baik, yakni

6–7 bulan. Umumnya ubi kelapa ditanam di dataran rendah, namun di India dapat tumbuh pada elevasi sampai 2500 m. Hari yang pendek (kurang dari 12 jam) dapat mendukung proses pembentukan umbi (Hapsari, 2014).

Secara garis besar, pertumbuhan dan perkembangan ubi kelapa terbagi ke dalam empat fase. Fase pertama, 0-6 minggu setelah perkecambahan, ditandai dengan distribusi akar dan perambatan batang yang semakin luas tetapi perluasan daun masih sangat terbatas. Fase ke dua, 6-12 minggu setelah perkecambahan, ditandai dengan perkembangan akar yang terbatas namun perkembangan tunas dan daunnya meluas diiringi dengan permulaan pembentukan umbi. Fase ke tiga adalah fase pertumbuhan terakhir sampai akhir musim, dicirikan dengan perkembangan umbi dan umur masak. Pada tahap ini perkembangan akar dan tunas sangat terbatas. Total periode pertumbuhan 8–10 bulan. Pada fase ke empat umbi mulai memasuki periode dormansi selama 2–4 bulan sebelum bertunas kembali (Flach dan Rumawas 1996).



Gambar 1: Umbi dan daun *Dioscorea alata* (Yusuf, 2016)

4. Kandungan Kimia *Dioscorea alata* L.

Dioscorea alata L. tumbuh secara luas di daerah tropis dan daerah subtropis di dunia. Merupakan tanaman yang mengandung pati antara 70% dan 80% dari bahan kering (Chien et al., 2005). Selain itu Kadar air umbi *Dioscorea alata* biasanya tinggi maka sering juga disebut sebagai *water yam*. Umbi dari spesies, *D. alata* juga dikenal karena kandungan gizinya yang tinggi, dengan kandungan protein 7,4%, kadar pati 75-84%, dan Kandungan vitamin C mulai 13,0-24,7 mg / 100 g (Osagie, 1992).

Komponen dominan yang terdapat dalam pati adalah amilosa dan amilopektin. Di samping itu amilosa dan amilopektin di dalam granul juga terdapat komponen lain seperti lemak, protein, fosfor dan zat organik dalam jumlah kecil (Anwar, 2012).

Tabel 1: Komponen lain yang terkandung dalam pati (Van dan roels, 1985)

Pati	Lemak	Protein	Kadar abu	Fosfor
Jagung	0,6	0,35	0,1	0,015
Kentang	0,05	0,05	0,06	0,4
Gandum	0,8	0,4	0,15	0,06
Singkong	0,1	0,1	0,2	0,01
Waxy maize	0,2	0,25	0,07	0,007
Sorghum	0,7	0,7	0,3	0,08
Beras	0,8	0,8	0,45	0,5
Sagu	0,1	0,1	0,2	0,02
Ubi jalar	0,4	-	0,2	0,07
amilomaize	-	-	0,1	-

B. Uraian Pati (*Starch*)

Pati di alam merupakan cadangan karbohidrat pada tanaman dan terdapat sebagai granula dalam sel pada plastid, terpisah dari sitoplasma. Pati merupakan granula yang berwarna putih, mengkilat, tidak berbau dan tidak larut dalam air dingin. Granula setiap jenis pati mempunyai bentuk dan ukuran yang spesifik,


sehingga dapat digunakan sebagai kriteria dalam menentukan kemurnian dan mengidentifikasi pati dibandingkan dengan standar.

Pati adalah karbohidrat yang merupakan polimer glukosa, dan terdiri atas amilosa dan amilopektin (Jacobs dan Delcour 1998). Pati adalah polimer karbohidrat yang terdiri dari anhidro unit glukosa terkait terutama melalui α -D-(1 \rightarrow 4) obligasi glukosida. Sedangkan struktur lebih rinci belum sepenuhnya dijelaskan pati adalah materi heterogen yang terdiri dari berbagai proporsi amilosa dan amilopektin (Freitas, 2003).

Pati dapat diperoleh dari biji-bijian, umbi-umbian, sayuran, maupun buah-buahan. Sumber alami pati antara lain adalah jagung, labu, kentang, ubi jalar, pisang, *barley*, gandum, beras, sagu, *amaranth*, ubi kayu, ganyong, dan sorgum. Pemanfaatan pati asli masih sangat terbatas karena sifat fisik dan kimianya kurang sesuai untuk digunakan secara luas. Oleh karena itu, pati akan meningkat nilai ekonominya jika dimodifikasi sifat sifatnya melalui perlakuan fisik, kimia, atau kombinasi keduanya (Liu *et al.*, 2005).


Pati adalah karbohidrat yang terdiri atas amilosa dan amilopektin. Amilosa merupakan bagian polimer linier dengan ikatan α -(1 \rightarrow 4) unit glukosa. Derajat polimerisasi amilosa berkisar antara 500–6.000 unit glukosa, bergantung pada sumbernya. Amilopektin merupakan polimer α -(1 \rightarrow 4) unit glukosa dengan rantai samping α -(1 \rightarrow 6) unit glukosa. Dalam suatu molekul pati, ikatan α -(1 \rightarrow 6) unit glukosa ini jumlahnya sangat sedikit, berkisar antara 4-5 (Jacobs dan Delcour, 1998). Diameter dari granul pati berkisar kurang dari 1 μ m dan tidak lebih dari 100 μ m (Bertolini, 2010). Di dalam granula pati amilosa dan amilopektin tersusun

membentuk lapisan-lapisan tipis seperti cincin atau lamella. Lamela tersusun tersusun mengelilingi titik yang disebut hilum atau hilus (Anwar, 2012).



Gambar 2: Struktur Amilosa dan Amilopektin (Belitz dan Grosch, 1999)


Amilosa merupakan bagian dari rantai lurus yang dapat memutar dan membentuk daerah sulur ganda. Pada permukaan luar amilosa yang bersulur tunggal terdapat hidrogen yang berikatan dengan atom O-2 dan O-6. Rantai lurus amilosa yang membentuk sulur ganda kristal tersebut tahan terhadap amilase. Ikatan hidrogen inter dan intra sulur mengakibatkan terbentuknya struktur hidrofobik dengan kelarutan yang rendah. Oleh karena itu, sulur tunggal amilosa mirip dengan siklodekstrin yang bersifat hidrofobik pada permukaan dalamnya (Chaplin, 2002).



Gambar 3: Linear dan percabangan polimer pati (Lang, 2004)

Pada struktur granula pati, amilosa dan amilopektin tersusun dalam suatu cincin cincin. Jumlah cincin dalam suatu granula pati kurang lebih 16 buah, yang

terdiri atas cincin lapisan amorf dan cincin lapisan semikristal (Hustiany, 2006). Amilosa merupakan fraksi gerak, yang artinya dalam granula pati letaknya tidak pada satu tempat, tetapi bergantung pada jenis pati. Umumnya amilosa terletak di proses pembentukan granula pati, dimana UDPG dapat dikonversi menjadi G-1-P. Enzim yang bertanggung jawab dalam pembentukan (1-4)- α -D-glukan yaitu fosforilase. Pada proses optimasi komposisi amilosa pada pati, salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengendalikan enzim fosforilase yang terdapat pada siklus tersebut. Namun, selain enzim, beberapa faktor juga dapat mempengaruhi proses pembentukan amilosa (Boyer dan Shanon, 1983).



Gambar 4: Siklus konversi sukrosa menjadi amilosa, amilopektin, dan fitoglikogen dari biji jagung (Boyer dan Shanon, 1983)

Granula pati secara kimia tidak homogen dan dapat dipisahkan ke dalam komponen amilosa sederhana, campuran molekul dasarnya linear, dan amilopektin, campuran polimer bercabang. Dalam butiran pati, molekul amilosa dan amilopektin yang radial berorientasi dengan *single reducing end-group* amilosa dan amilopektin terhadap pusat atau hilus, dan sintesis adalah dengan aposisi di luar ujung ada pengurangan (Lang, 2004).

Panjang rantai amilosa umumnya lebih dari 6000 unit D-glukopiranosida dengan berat molekul antara 150.000 dan 600.000 Da, Ukuran molekul amilopektin

adalah hampir terlalu besar untuk ditentukan secara akurat tapi hamburan cahaya studi menunjukkan nilai 106 residu D-glukosa per molekul yang membuat amilopektin salah satu makromolekul alami yang terbesar (Fasihuddin, et al., 1998).

Sifat khas amilosa dapat digunakan untuk identifikasi perkiraan panjang rantai lurus yang terdapat dalam massa pati, karena terbentuknya senyawa kompleks dengan iodium. Amilosa normal yang mempunyai panjang rantai dengan unit glukosa lebih besar dari 45, akan membentuk senyawa kompleks berwarna biru yang dapat diukur dengan spektrofotometer uv-vis pada panjang gelombang 650 nm. Dalam larutan, amilosa cenderung membentuk struktur heliks yang sangat panjang dan fleksibel. Setiap satu putaran heliks terdiri dari 6 unit glukosa dapat mengikat satu molekul iodium, yang berinteraksi pada pusatnya sehingga membentuk warna-warna tertentu sesuai dengan panjang rantai. Rantai lurus dari amilopektin dapat pula membentuk kompleks dengan iodium membentuk warna merah ungu, dan dapat diukur pada panjang gelombang 550 nm. Amilopektin lebih stabil dalam larutan air dibandingkan amilosa, karena tidak mengalami retrogradasi (Anwar, 2012).

Kandungan amilosa dan amilopektin dari beberapa tumbuhan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:


Tabel 2: Kandungan Amilosa dan Amilopektin beberapa tumbuhan (Van dan Roels, 1985)

Jenis Pati	Amilosa (%b/b)	Amilopektin (%b/b)
Jagung	28	72
Kentang	21	79
Gandum	28	72
Singkong	17	83
Waxy maize	0	100
Sorghum	28	72
Beras	17	83
Sagu	27	73

<i>Arrow root</i>	20	80
Amilomaize	50-80	20-50

1. Sifat Fisikokimia Pati

a. Struktur Kimia



Gambar 5: (a) Struktur Kimia Amilosa dan (b) Struktur Amilopektin (Builders, 2016)

Pati terdiri dari dua polimer alami dengan molekul yang tinggi dan berat yaitu amilosa dan amilopektin yang keduanya terdiri dari karbohidrat *repeating unit* dari D-glukosa (Zobel, 1988). Pati di alam biasanya lebih banyak mengandung amilopektin dibanding amilosa, biasanya amilosa terkandung seperempat dari molekul pati, sedangkan amilopektin bisa sampai tiga perempat dari molekul pati. dalam granul gugus amilopektin berbentuk lingkaran konsentris dengan amilosa yang tersebar di antaranya dan berikatan bersama oleh ikatan hidrogen (Atwell, *et al.*, 1988).

b. Sifat-Sifat Organoleptik

Biasanya pati adalah bubuk halus kering yang tidak berbau dan tidak memiliki rasa (Rowe, 2003). Warna pati bervariasi tergantung dari asal tanaman, dari putih hingga coklat. Namun pati dari *cereal* memiliki warna khusus. Kadang kadang

pati mentah akan memiliki sedikit bau yang khas. Meskipun sifat fisikokimia dari pati tidak berubah, tapi banyak dari jenis pati yang tersedia secara komersial yang sudah mengalami perlakuan khusus untuk meningkatkan nilai serta memodifikasi sifat fisik tertentu seperti warna, dan kelembapan namun tidak merubah sifat mulanya (Manek, *et al.*, 2005).

c. Morfologi

Morfologi granul pati adalah parameter yang penting untuk mengidentifikasi dan membedakan pati yang berbeda asal tanamannya, secara umum morfologi dari pati yang berbeda tanamannya memiliki bentuk dan ukuran, yang khas. Berdasarkan ukuran, granul pati dapat diklasifikasikan ke dalam empat kategori: besar (> 25 mm), sedang (10-25 mm), kecil (5-10 mm), dan sangat kecil (5mm). Morfologi granul pati telah banyak dievaluasi menggunakan mikroskop cahaya dan *Scanning Electron Microscope* (SEM) (Manek, *et al.*, 2005).

d. Hamburan Cahaya dan Reaksi Yodium

Penampakan kebanyakan pati di bawah cahaya yang terpolarisasi adalah *birefringence*. Rantai amilosa melingkar pada bagian heliks dan berperan untuk karakteristik warna ungu hitam yang dihasilkan jika bertemu dengan ion yodium. Reaksi warna yodium jika dilarutkan dalam larutan kalium iodida untuk membentuk kompleks ion triiodida linear akan memasuki struktur heliks dari bagian amilosa, reaksi ini penting untuk uji identifikasi pati. Warna ungu hitam terbentuk ketika ion yodium masuk ke dalam heliks jaringan rantai amilosa yang akan mengakibatkan *rigid* (Knutson, 1999). Perubahan warna pati baik biru atau ungu tergantung pada panjang dari molekul amilosa. Amilopektin adalah molekul bercabang yang tidak

membentuk kumparan heliks. Dengan demikian, yodium tidak dapat mengikatnya (Banks, 1975).

e. Sifat Kristal

Pati asli (*native starch*) digambarkan sebagai semi kristal atau sebagian kristal di alam dengan berbagai tingkat kristalinitas yang terkait dengan amilopektin dan kandungan amilosa. Polimer amilosa dan amilopektin menentukan kristalinitas dari pati yang dimodifikasi (Oates, 1997). Pati dari berbagai varietas botani telah menunjukkan kristalinitas yang berbeda karena variasi kandungan amilosa dan amilopektin yang beragam (Stasiak, et al., 2013). Pati dari sumber botani yang berbeda telah menunjukkan pola difraksi sinar-X dan *diferensial scanning kalorimetrik thermographs* yang berbeda juga (Shelton, et al., 2000).

f. Solubilitas

Biasanya pati asli (*native starch*) tidak larut dalam air dingin, dan kebanyakan larut dalam pelarut organik seperti aseton, alkohol, dan eter, namun pati akan larut dalam air ketika dispersinya di panaskan sampai suhu kritis tertentu atau di sebut suhu gelatinisasi. Gelatinisasi adalah sifat mendasar dari pati, yang ditandai dengan perubahan sifat fisika dan kimia. Proses gelatinisasi ditandai dengan swelling (mengembang) yang sangat besar, meningkatnya viskositas, *translucency*, kelarutan, dan *birefringence loss* (Shimelis, et al., 2006).

g. Gelation

Pati gel terbentuk ketika pati pasta berada pada konsentrasi yang cukup tinggi yaitu didinginkan. Gelasi dikatakan terjadi ketika pembentukan jaringan tiga dimensi oleh ikatan granul yang membengkak. Amilosa dianggap bertanggung jawab untuk pembentukan gel. Semakin besar konten amilosa, berpengaruh pada stringier gel,

sementara jumlah amilopektin berpengaruh pada *soft gel* dan transparansi gel. Diantara beberapa pati, pati kentang memiliki kandungan amilopektin tertinggi yang bertanggung jawab untuk potensi penebalan lebih tinggi jika dibandingkan dengan pati jagung yang memiliki konten amilopektin yang lebih rendah dan gel yang kuat (Fredriksson, 1998).

h. *Retrogradation*

Retrogradation merupakan fitur penting dari pati gel yang melibatkan proses reorganisasi molekul ditandai dengan hilangnya air dan pemulihan parsial struktur kristal karena penataan kembali amilosa dan amilopektin. Ketegasan atau kekakuan pati gel meningkat tajam dengan *retrogradation*. *Retrogradation* diinduksi oleh faktor-faktor seperti suhu rendah, kandungan amilosa yang tinggi, dan adanya zat polar, seperti garam. Di samping itu zat seperti surfaktan, gula, lipid, dan hidrokoloid menghambat *retrogradation*. Umumnya pati dengan kandungan amilosa lebih tinggi akan memiliki *retrogradation* lebih pesat dibandingkan dengan kandungan amilopektin yang lebih tinggi (Builders, 2016). Retrogradasi adalah terbentuknya ikatan hidrogen antar gugus hidroksil amilosa yang berdekatan dalam larutan. Bila larutan encer pati dibiarkan dalam waktu lama, struktur heliks amilosa akan berubah menjadi rantai lurus, selanjutnya akan mengelompok dengan molekul yang berdekatan, selanjutnya membentuk ikatan hidrogen antar gugus hidroksil, sehingga terbentuk ikatan hidrogen besar (misel) dan akhirnya mengendap, hal itu dapat merusak homogenitas pasta. Pada larutan pekat dengan cepat akan membentuk gel, molekul berantai lurus tidak mempunyai kesempatan untuk bergabung dengan rantai tetangganya (Anwar, 2012).

2. Karakterisasi Pati

a. Komponen Kimia Pati

1. Analisis *Proxymate*

a. Lemak

Lemak merupakan suatu senyawa biomolekul, mempunyai sifat umum larut dalam pelarut-pelarut organik seperti eter, kloroform dan benzen, tetapi tidak larut dalam air. Lemak dan minyak yang kita kenal dalam makanan sehari-hari sebagian besar terdiri dari senyawa yang disebut trigliserida atau triasilgliserol. Senyawa ini merupakan ikatan ester antara asam lemak dan gliserol. Asam lemak disusun oleh rangkaian karbon dan merupakan unit pembangun yang sifatnya khas untuk setiap lemak. Ikatan antara karbon yang satu dengan yang lainnya pada asam lemak dapat berupa ikatan jenuh dan dapat pula berupa ikatan tidak jenuh (rangkap) (Suwandi, 1989).

b. Protein

Protein merupakan komponen utama semua sel hidup. Protein ini berfungsi sebagai pembentuk struktur sel yang menghasilkan hormon, enzim dan lain-lain. Ditinjau dari segi kimia protein merupakan suatu senyawa polimer dari asam-asam amino dengan berat molekul yang tinggi (10^4 sampai 10^6). Ditinjau dari unsur yang menyusun protein terdiri atas unsur-unsur C, H, O dan N. Beberapa diantara protein juga mengandung belerang, fosfor dan beberapa unsur logam seperti seng, besi dan tembaga. Banyaknya unsur N dalam suatu bahan pangan merupakan kriteria penetapan kadar protein (Anwar, 1994).

c. Kadar Abu

Kadar abu adalah banyaknya sisa pembakaran sempurna dari suatu bahan. Penentuan kadar abu berhubungan erat dengan kandungan mineral yang terdapat dalam suatu bahan. Pengukuran kadar abu bertujuan untuk mengetahui besarnya kandungan mineral yang terdapat dalam makanan atau bahan pangan. Suatu bahan apabila dibakar sempurna pada suhu 500-600 °C selama beberapa waktu, semua senyawa organiknya akan terbakar menjadi CO₂, H₂O dan gas lain yang menguap (Sandjaja, 2009).

Tanaman *Dioscorea* memiliki kadar abu lebih tinggi dibanding jenis umbi-umbian lain. Kadar abu yang tinggi berbanding lurus dengan kandungan mineral yang dikandung. *Dioscorea* merupakan sumber energi dan menyumbangkan mineral penting bagi kesehatan. Mineral yang terkandung di dalam *Dioscorea* yaitu kalsium (Ca), Fosfor (P) dan Besi (Fe) (Njie *et al.*, 1998).

d. Kadar Air

Kadar air adalah banyaknya air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Kadar air menjadi salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan karena air dapat mempengaruhi penampakan, tekstur dan cita rasa pada bahan pangan. Kadar air juga dapat menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan. Kadar air yang tinggi mengakibatkan mudahnya bakteri, kapang, dan khamir untuk berkembang biak sehingga akan terjadi perubahan pada bahan pangan (Sandjaja, 2009).

2. Analisis Amilosa dan Amilopektin

Kandungan amilosa dalam pati dapat ditentukan berdasarkan pada kemampuannya untuk bereaksi dengan senyawa iod menghasilkan kompleks

berwarna biru. Intensitas warna biru ini akan berbeda tergantung pada kadar amilosa dalam pati, ini dapat ditentukan secara spektrofotometri. Sedangkan kandungan amilopektin dapat ditentukan sebagai selisih antara kandungan pati dengan kandungan amilosa. Prinsipnya yaitu, amilosa akan berwarna biru bila bereaksi dengan senyawa iod. Intensitas warna biru akan berbeda tergantung dari kadar amilosa dalam bahan (Yenrina, 2015)

b. *Electron Microscopy*

Scanning electron microscopy (SEM) adalah teknik dengan daya atur minimal 10 kali lebih besar dari mikroskop cahaya. Pembuatan sampel sangat penting dalam mendapatkan gambar SEM. Misalnya, sampel biologis memerlukan lapisan logam, seperti emas, untuk mengurangi muatan yang diendapkan pada permukaan sampel. Teknik untuk pengaturan butiran pada pemegang sampel dapat menyebabkan artefak selama pemotongan atau memperbaiki proses, mengakibatkan salah tafsir terhadap gambar. Penggunaan resin yang larut dalam air, yang memungkinkan pemotongan *ultrafine* tanpa deformasi sampel, telah memperbaiki kondisi preparasi sampel (Helbert dan Chanzy, 1996).

c. *X-Ray Diffraction*

Struktur *polymorph* pati telah dipelajari secara ekstensif dengan difraksi sinar-X (*X-Ray Diffraction*), X-RD telah menjadi teknik utama yang digunakan untuk membangun model struktural yang menjadi dasar pengetahuan saat ini tentang struktur pati kristal. Kristalisasi amilosa dan amilopektin menimbulkan struktur *polymorph* yang berbeda seperti yang terungkap dalam difraksi sinar-X. Amilopektin bisa ada dalam dua hal yang berbeda dalam bentuk *polymorph*, yaitu tipe A, dan tipe B (Kong, 2014).

d. *Swelling Power* dan *Water Capacity Binding*

Swelling Power (SP) pati diukur sebagai rasio basah berat gel sedimen per berat keringnya. Pembengkakan dianggap sebagai sifat amilopektin, dan nilainya menurun secara linear dengan kandungan amilosa. Hal ini juga telah dilaporkan di beberapa pati sereal bahwa proporsi tinggi molekul rantai panjang dalam amilopektin berkontribusi terhadap peningkatan sifat pembengkakan sampel. *Water Capacity Binding* (WCB) adalah properti yang bergantung pada modifikasi pati atau karakteristik serta perubahan pada ukuran partikel dan dapat dihitung sebagai persentase bahan kering pada supernatant (Cozzolino, *et al.*, 2012).

C. Uraian Tablet

1. Definisi Tablet

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Selain bahan pengisi digunakan juga zat tambahan lain yang berfungsi sebagai bahan pengembang, pengikat, pelicin, pembasah atau zat lain yang cocok (Ditjen POM, 1995).

Tablet merupakan bahan obat dalam bentuk sediaan padat yang biasanya dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai. Tablet dapat berbeda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya hancur, dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Kebanyakan tablet digunakan pada pemberian obat secara oral atau melalui mulut (Ansel, 1989).

Tablet dibuat dengan penambahan bahan tambahan farmasetika yang sesuai. Tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya

hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Kebanyakan tablet digunakan pada pemberian obat-obat secara oral dan kebanyakan dari tablet ini dibuat dengan penambahan zat warna, zat pemberi rasa, dan lapisan-lapisan dalam jenis. Tablet lain yang penggunaannya dengan cara sublingual, bukal, atau melalui vagina, tidak boleh mengandung bahan tambahan seperti pada tablet yang digunakan secara oral (Ansel, 2008).

Bentuk sediaan tablet mempunyai keuntungan yang meliputi ketepatan dosis, praktis dalam penyajian, biaya produksi yang murah, mudah dikemas, tahan alam penyimpanan, mudah dibawa, serta bentuk yang memikat (Lachman, *et al.*, 1994).

2. Eksipien

Eksipien adalah suatu bahan yang digunakan untuk membuat sediaan farmasi yang tidak berefek farmakologis. Eksipien didalam formula tablet memerlukan beberapa kriteria bahan untuk dapat dibuat menjadi tablet baik dengan cetak langsung, granulasi kering maupun granulasi basah. Sifat yang dibutuhkan tersebut antara lain laju alir, indeks kompresibilitas, dan sudut istirahat yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh acuan resmi yang digunakan dalam teknologi farmasi. Sifat lain bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan tablet adalah kemampuan untuk dapat dikempa (kompresibilitas). Kompresibilitas yang baik dibutuhkan oleh massa tablet untuk dapat membentuk massa yang stabil dan kompak saat dikempa (Aulton, 1988).


Selain bahan aktif atau bahan obat, tablet kempa biasanya mengandung sejumlah bahan tambahan atau eksipien farmasi, meliputi berikut ini (Ansel, 2010):

1. *Diluent* atau pengisi, yang ditambahkan secukupnya ke dalam formulasi, untuk membuat tablet dengan ukuran yang diinginkan
2. Pengikat atau perekat, yang memperbaiki gaya tarik antar-partikel formulasi, memungkinkan pembuatan granulasi, dan mempertahankan integritas tablet akhir.
3. Bahan penghancur, yang memicu pemecahan tablet setelah digunakan menjadi bagian-bagian kecil untuk ketersediaan obat jadi.
4. Bahan pelicin, pelincir, atau pelubrican, yang meningkatkan aliran bahan ke dalam pencetak tablet, mencegah perlekatan bahan pada *punch* dan *die*, dan menghasilkan tablet yang berkilau
5. Bahan lain, seperti pewarna dan perasa

Bahan Penghancur merupakan excipien dalam pembuatan tablet yang berfungsi untuk memfasilitasi hancurnya tablet ketika terjadi kontak dengan cairan saluran cerna. Hancurnya tablet menjadi partikel-partikel utama terjadi dalam satu atau lebih dari mekanisme berikut ini (Anwar, 2012):

- a. Oleh aksi kapiler

Disintegrasi karena aksi kapiler selalu menjadi langkah pertama, ketika tablet diletakkan ke dalam media cair yang cocok media itu akan berpenetrasi terhadap tablet dan mengganti udara yang terserap di antara partikel-partikel yang memperlemah ikatan intermolekuler dan memecah tablet menjadi partikel-partikel kecil.



Gambar 6: Proses aksi kapiler (Bhowmik, *et al.*, 2009)

b. Dengan *swelling* (pembengangan)

Mekanisme umum yang telah diakui secara luas dari proses pemecahan suatu tablet adalah *swelling*. Tablet dengan daya serap yang tinggi menunjukkan disintegrasi yang buruk. Hal ini dikarenakan tidak tercukupinya gaya *swelling* yang dibutuhkan dengan kata lain, ketersediaan digunakan pada tablet dengan porositas yang lemah. *Swelling* mungkin mekanisme yang secara luas diterima untuk tablet yang terdisintegrasi, perlu diingat bahwa jika pengempaan terlalu kuat, cairan tidak dapat berpenetrasi ke dalam tablet dan disintegrasi akan menurun.




Gambar 7: Proses *swelling* (Bhowmik, *et al.*, 2009)

c. Karena adanya pemanasan atau pembasahan

Ketika disintegran dengan sifat eksotermik dibasahi terbentuk tekanan lokal dikarenakan ekspansi kapiler udara, yang mana akan membantu proses disintegrasi suatu tablet.

- d. Disebabkan oleh pemecahan partikel/ gaya repulsif partikel


Terjadinya gaya repulsif listrik antar dan diperlukan air untuk menyebabkan hal tersebut. Dari penelitian didapatkan bahwa repulsi adalah akibat dari aksi kapiler dalam mengabsorpsi air.



Gambar 8: Proses partikel repulsif (Bhowmik, *et al.*, 2009)

- e. *Water wicking*

Masuknya air ke dalam tablet diikuti dengan pembentukan lorong-lorong seperti rajutan atau anyaman di dalam tablet, air yang terus bergerak membentuk lorong yang lebih besar sehingga dinding lorong tersebut terkikis. Keadaan ini menyebabkan tablet menjadi rapuh.



Gambar 9: Proses *wicking* (Bhowmik, *et al.*, 2009)

Penghancur adalah bahan yang digunakan untuk mempercepat disintegrasi tablet, ada tiga cara penambahan bahan penghancur dalam pembuatan tablet (Indriany, 2004), yaitu:

1. Cara eksternal

Seluruh bahan penghancur ditambahkan pada granul sesaat sebelum penabletan. Bahan penghancur harus dalam keadaan sekering mungkin.

2. Cara internal

Seluruh bahan penghancur ditambahkan sebelum dilakukan granulasi.

3. Cara kombinasi

Cara ini merupakan gabungan dari cara eksternal dan internal. Bahan penghancur dibagi menjadi dua bagian. Sebagian ditambahkan sebelum granulasi dan sebagian lagi ditambahkan sebelum penabletan.

3. Pati Sebagai Bahan Penghancur Tablet

Penghancur merupakan excipien yang ditambahkan pada pembuatan tablet yang berguna untuk memudahkan pecahnya tablet ketika kontak dengan cairan saluran pencernaan. Penghancur juga berfungsi untuk menarik air ke dalam tablet, mengembang dan menyebabkan pecahnya tablet menjadi bagian-bagian kecil yang akan menentukan kelarutan obat dan tercapainya bioavailabilitas yang diharapkan. Konsentrasi dan bahan yang digunakan mempengaruhi kecepatan pecahnya tablet dan lepasnya zat aktif dalam obat untuk melarut. Adanya bahan-bahan lain seperti excipien yang larut air dapat mempercepat proses disintegrasi (Lachman, *et al.*, 1994).

Pati bersifat dapat meninggikan porositas dan pembasahan tablet sehingga memudahkan penetrasi air melalui pori-pori ke bagian dalam tablet yang menyebabkan percepatan penghancuran tablet. Efek porositas disebabkan oleh sifat pati yang tidak termampatkan dan kohesifitasnya yang rendah. Hal ini menyebabkan terbentuknya kapiler-kapiler di antara partikel-partikel tablet, yang menyebabkan air dapat masuk ke dalam tablet sehingga dapat memecahkan tablet (Voigt, 1995).

Umumnya, bahan penghancur yang baik harus efektif pada konsentrasi rendah untuk menghindari atau mengurangi pengaruhnya terhadap sifat tablet yang lain seperti kekerasan, kerapuhan, dan kemampuan pemadatan. Sifat dari API (*Active Pharmaceutical Ingredients*) dan bahan tambahan lainnya juga berpengaruh dalam efisiensi pati sebagai penghancur, pati asli digunakan dalam kisaran 3-25% b/ b dari granul atau berat tablet, konsentrasi khas adalah 15% b/b (Builders, *et al.*, 2016).

Pati asli memiliki perbedaan dalam kapasitas retensi air, tingkat penetrasi dalam air dan permeabilitas air, semua sifat pati yang responsif saat kontak dengan air dikaitkan dengan perbedaan tingkat ketersediaan *water binding sites* di antara pati. Variasi kapasitas pengikatan air memiliki korelasi dengan perbedaan tingkat keterlibatan gugus hidroksil membentuk ikatan hidrogen dan kovalen antar rantai pati. Namun, kemampuan *swelling* pada pati tergantung pada banyak faktor seperti pada struktur amilopektin, komposisi granul (rasio antara amilosa dan amilopektin; lemak; rasio amilosa kompleks lipid), jumlah amilopektin, kristalinitas, dan ukuran granul (Rashid, *et al.*, 2013).

Swelling adalah mekanisme yang berkaitan dengan kemampuan disintegran dari pati, *native starch* tidak harus memiliki sifat ideal untuk beberapa fungsionalitas yang dilaporkan. Misalnya, sejumlah besar *native starch* (10%-15%) mungkin diperlukan agar bisa bertindak sebagai bahan penghancur tablet yang efisien (Desai, *et al.*, 2016).

Waktu disintegrasi tablet yang terdiri dari pati secara signifikan dipengaruhi oleh rasio amilosa/amilopektin. Semakin rendah rasio ini semakin lama waktu disintegrasi. Tablet yang mengandung 1-5% amilosa memiliki waktu disintegrasi yang lebih lama dibandingkan tablet yang mengandung amilosa 20%, kandungan

amilopektin yang lebih tinggi menyebabkan pembengkakan rendah dan waktu disintegrasi yang lama. Demikian pula, waktu disintegrasi untuk tablet yang diformulasikan dengan menggunakan tepung tapioka (85% amilopektin) lebih tinggi dari pada tablet yang diformulasikan dengan pati jagung (72% amilopektin) dan kentang (80% amilopektin). Dengan demikian, kapasitas pengikat pati tapioka berkali-kali lebih besar dari pati jagung dan pati kentang. Di sisi lain, amilosa berkontribusi pada kapasitas retensi air yang tinggi di dalam struktur butiran pati (Rashid, *et al.*, 2013).

4. Metode Pembuatan Tablet

Sebenarnya ada 3 metode pembuatan tablet kompresi yang berlaku yaitu (Ansel, 2008):

1. Granulasi basah

Tidak diragukan lagi bahwa metode granulasi basah merupakan yang terluas digunakan orang dalam memproduksi tablet kompresi. Metode ini merupakan metode pembuatan yang paling banyak digunakan dalam memproduksi tablet kompresi. Langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan tablet dengan metode ini dapat dibagi sebagai berikut: menimbang dan mencampur bahan-bahan, pembuatan granulasi basah, pengayakan granul basah, pengeringan, pengayakan granul kering, pencampuran bahan pelicin dan bahan penghancur, pembuatan tablet dengan kompresi.

Metode granulasi basah dilakukan dengan terlebih dahulu mencampur zat berkhasiat, zat pengisi dan zat penghancur dicampur baik-baik, lalu dibasahi dengan larutan bahan pengikat, bila perlu bahan pewarna. Setelah itu diayak menjadi granul, dan dikeringkan dalam almari pengering pada suhu 400°-500°C. Setelah kering

diayak lagi untuk memperoleh granul dengan ukuran yang diperlukan dan ditambahkan bahan pelicin dan dicetak menjadi tablet dengan mesin tablet.

2. Granulasi kering

Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan pengikat kedalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan masa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, dan setelah itu memecahkannya dan menjadikan pecahan-pecahan kedalam granul yang lebih kecil. Dengan metode ini, baik bahan aktif maupun pengisi harus memiliki sifat kohesif supaya masa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang dinaikkan.

3. Kempa langsung

Metode ini digunakan untuk bahan yang mempunyai sifat mudah mengalir sebagaimana sifat-sifat kohesinya yang memungkinkan untuk langsung dikompresi dalam tablet tanpa memerlukan granulasi basah atau kering. Kempa langsung dapat diartikan sebagai pembuatan tablet dari bahan-bahan yang berbentuk kristal atau serbuk tanpa merubah karakter fisiknya setelah dicampur dengan ukuran tertentu.

Metode ini digunakan pada bahan-bahan (baik obat maupun bahan tambahan) yang mudah mengalir dan memiliki kompresibilitas yang baik yang memungkinkan untuk langsung ditablet dalam mesin tablet tanpa memerlukan proses granulasi. Pada umumnya obat yang dapat dibuat dengan metode kempa langsung hanya sedikit, karena bahan-bahan yang memiliki sifat-sifat tersebut di atas tidak banyak. Cara kempa langsung ini sangat disukai karena banyak keuntungan yaitu

secara ekonomi merupakan penghematan besar karena relatif hanya menggunakan sedikit alat, energy dan waktu (Lachman, *et al.*, 1994).

5. Evaluasi Tablet

Pemeriksaan kualitas tablet dilakukan untuk mengetahui mutu dari tablet yang dihasilkan, pemeriksaan kualitas tablet meliputi uji fisik tablet dan uji pelepasan obat:

1. Uji waktu hancur

Waktu hancur tablet adalah waktu yang dibutuhkan untuk hancurnya tablet dalam medium yang sesuai sehingga tidak ada bagian tablet yang tertinggal diatas kasa alat pengujian, faktor-faktor yang mempengaruhi waktu hancur adalah sifat fisik bahan yang dikempa, kekerasan, dan kerapuhan tablet. Penambahan tekanan pada waktu penabletan menyebabkan penurunan porositas dan menaikkan kekerasan tablet. Dengan bertambahnya kekerasan tablet akan menghambat penetrasi cairan ke dalam pori-pori tablet sehingga memperpanjang waktu hancur tablet (Ditjen POM, 1995)

Uji waktu hancur dilakukan pada 6 tablet dan menggunakan *disintegrating tester*. Uji waktu hancur sesuai dengan persyaratan FI (Farmakope Indonesia) adalah kecuali dinyatakan lain, semua tablet harus tidak lebih dari 15 menit untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet salut gula/salut selaput. Apabila tablet tidak hancur sempurna, ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya, tidak kurang 16 dari 18 yang diuji harus hancur sempurna (Ditjen POM, 1995).

2. Uji kerapuhan

Uji kerapuhan merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kerapuhan tablet adalah kekerasan tablet, dimana

semakin tinggi kekerasan tablet maka kerapuhannya semakin kecil. Faktor lain yang mempengaruhi kerapuhan tablet adalah konsentrasi bahan pengikat. Semakin tinggi konsentrasi bahan pengikat maka semakin keras tablet yang dihasilkan karena partikel serbuk saling berlekatan dengan kuat sehingga tablet tidak rapuh. Prinsip pengukurannya adalah penetapan presentase bobot tablet yang hilang selama diputar dalam waktu tertentu. Alat yang digunakan pada uji kerapuhan adalah *friablator tester*, kerapuhan di atas 1% menunjukkan tablet yang rapuh dan dianggap kurang baik (Lachman, 1994).

3. Uji Kekerasan

Uji kekerasan sangat penting dilakukan, pengujian ini digunakan untuk menilai ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik seperti guncangan ataupun benturan dengan benda lain setelah penabletan seperti pada saat pengemasan atau pada saat pendistribusian ke konsumen. Kekerasan tablet dipengaruhi antara lain oleh sifat alir bahan, besarnya tekanan pada saat pengempaan dan sifat bahan yang dikempa. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap kerapuhan, semakin keras tablet maka semakin rendah kerapuhannya (Ansel, 2008).

4. Uji Disolusi

Laju disolusi obat merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses formulasi obat. Umumnya untuk obat-obat peroral, sebelum diabsorpsi melalui dinding usus, bahan obat tersebut harus larut terlebih dulu dalam cairan pencernaan di sekitar tempat absorpsi obat. Obat yang sudah terlarut kemudian diabsorpsi dan diedarkan ke seluruh tubuh (Cartensen, 1974).

Obat dalam bentuk tablet ketika digunakan secara per oral akan masuk ke dalam saluran pencernaan. Tablet kemudian akan terdisintegrasi menjadi granul.

Granul-granul ini kemudian akan terdeagregasi menjadi partikel halus. Tablet, granul, dan partikel halus masing-masing akan terdisolusi dengan kecepatan tertentu (Gibaldi dan Feldman, 1970).

D. Tumbuhan Dalam Perspektif Islam

Selain memiliki kekuatan dalam segi kebahasaan dan pemberitaan, Al Qur'an juga memperlihatkan keistimewaannya melalui ilustrasi-ilustrasi ajarannya yang memberi isyarat kearah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilustrasi ajaran-ajarannya menyoroti banyak hal yang ada dalam kehidupan alam ini, baik mengenai proses terjadinya alam, mekanisme kehidupan makhluk-makhluknya termasuk manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan (Ibrahim, 2004).

Allah Swt berfirman dalam Q.S Waqi'ah (56): 63-65, yang berbunyi:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿١٣﴾ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ حَسْبُ الزَّارِعُونَ ﴿١٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَبًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿١٥﴾

Terjemahnya:

Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamukah yang menumbuhkannya? kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan Dia hancur dan kering, Maka jadilah kamu heran dan tercengang (Kementrian Agama, 2014).

Para ahli tafsir berpendapat mengenai arti kata dalam ayat dimaksud sebagai berikut:

1. Makna klausa *ma tahrutsuna* adalah “kalian menumbuhkannya hingga tanaman itu menjadi besar dan kokoh”
2. Makna kata *huthaman* adalah “menjadi abu yang berterbangan tanpa bisa dimanfaatkan
3. Sedang makna klausa *tafakkahun* adalah “tercengang melihat kondisinya yang begitu hancur dan buruk”

Melalui ayat tersebut, Allah Swt mengingatkan pada hamba-hamba-Nya agar menyadari kebesaran Nikmat-Nya, berupa penumbuhan biji tanaman dan benihnya, penganugerahan akar, batang, daun, tangkai, duri, bunga, buah, biji, benih, zat tepung, lemak nabati, protein, vitamin, hormon, sampai bau yang harum, warna yang beraneka ragam, dan beberapa hal lain yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Semua itu bagian dari proses pertumbuhan hingga menjadi satu tanaman yang sempurna. Sekiranya Allah Swt berkehendak mencabut nikmat itu dari kita, Dia akan menjadikannya abu dan kita akan terheran-heran bagaimana tanaman tersebut dapat menjadi sedemikian rupa, manfaat dari ayat ini agar kita dapat merasakan dan menyadari kebesaran Allah Swt dalam menumbuh kembangkan tanaman sampai menjadi sebuah tumbuhan yang sempurna, sehingga rasa syukur kita atas nikmat itu pun timbul (Thalbah, *et al.*, 2009).

Dalam ayat lain, Allah Swt berfirman dalam Q.S Al- an'am (6): 99

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
 خَرَجَ مِنْهُ حَبًّا مُتْرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي
 ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

Terjemahnya:

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (Kementerian Agama, 2014)

Ayat ini masih merupakan lanjutan bukti-bukti kemahakuasaan Allah Swt, dalam ayat ini menguraikan beberapa hal, bermula dengan menegaskan bahwa dan Dia bukan selain-Nya yang telah menurunkan air, yakni dalam bentuk hujan yang deras dan banyak dari langit, lalu kami, yakni Allah, mengeluarkan, yakni menumbuhkan disebabkan olehnya, yakni akibat turunnya air itu, segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan darinya, yakni dari tumbuh-tumbuhan itu, tanaman yang menghijau (Shihab, 2009).

Dalam komentarnya tentang ayat ini, kitab *al-Muntakhab fi at-Tafsir* yang ditulis oleh sejumlah pakar mengemukakan bahwa: ayat tentang tumbuh-tumbuhan ini menerangkan proses penciptaan buah yang tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase kematangan itu, suatu jenis buah mengandung komposisi zat gula, minyak, protein, berbagai zat karbohidrat, dan zat tepung. Dibagian akhir ayat ini disebutkan perhatikanlah buahnya di waktu (pohonnya) berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Perintah ini mendorong perkembangan ilmu tumbuh-tumbuhan yang sampai ini mengandalkan pengamatan bentuk luar seluruh organnya dalam semua fase perkembangannya (Shihab, 2009).

Penulis mencoba untuk mengkaji ciptaan Allah Swt yaitu umbi Ubi kelapa (*Dioscorea alata* L), yang sehari harinya dijadikan makanan oleh masyarakat, tanaman ini memiliki ciri-ciri yang khas, dikarenakan tumbuhnya melilit dan memiliki ukuran umbi yang besar sehingga membedakannya dengan jenis umbi yang lain, namun umbi ubi kelapa belum secara intensif di manfaatkan oleh masyarakat, setelah melakukan beberapa kajian literatur penulis mendapatkan potensi dari umbi ini untuk dijadikan sebagai bahan tambahan khususnya bahan penghancur dalam pembuatan tablet.

Bahan pengancur dalam pembuatan kebanyakan berasal dari zat tepung atau biasa dikenal dengan sebutan pati atau amilum, tumbuhan ini banyak dibudidayakan oleh petani untuk dijadikan cadangan makanan, proses pengolahannya juga sangat mudah, ukuran umbi yang besar membuat tanaman ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) memiliki banyak komponen kimia yang bermanfaat untuk dijadikan sebagai pilihan dalam pemeliharaan kesehatan, pengobatan ataupun sebagai komoditas industri.

Pemanfaatan pati ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) yang di tanam atau dibudidayakan oleh masyarakat juga dapat menjadi amal jariyah bagi siapa saja yang menanamnya, Umbi ubi kelapa dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan herbal, dan pati yang terkandung dalam ubi kelapa dapat dijadikan sebagai salah satu bahan dalam pembuatan tablet, yang dapat menjadi ladang amal bagi masyarakat.

Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya:

“Tak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung memakannya atau manusia atau hewan, kecuali ia akan mendapatkan sedekah karenanya” (HR. Al-Bukhori).

Al-Imam Ibnu Baththol *rahimahullah* berkata saat mengomentari hadits ini, ini menunjukkan bahwa sedekah untuk semua jenis hewan dan makhluk bernyawa di dalamnya terdapat pahala. Di dalam hadits ini juga terdapat keutamaan menanam pohon dan tanaman, bahwa pahala pelakunya akan terus berjalan (mengalir) selama pohon dan tanaman itu ada, serta sesuatu (bibit) yang lahir darinya sampai hari kiamat masih ada.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di laboratorium Kimia Farmasi, laboratorium Farmasetik Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, laboratorium Riset Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Univeritas Islam Negeri Aladuddin Makassar, laboratorium Teknologi Farmasi Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Makassar, Laboratorium Biokimia, Fakultas Matematika dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Universitas Hasanuddin, serta laboratorium Mikrostruktur Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) Universitas Negeri Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan eksperimental. Penelitian dengan pendekatan eksperimental adalah suatu penelitian yang berusaha

mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat.

C. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan yaitu alat-alat kaca (Pyrex[®]), Alat Uji Kekerasan Tablet, apparatus disolusi (Labindia[®]), *blender waring* (National[®]), cawan porselin, *Disintegrator* (Labindia[®]), *friabiliator* (Charle Ischi AG[®]), kurs, oven (Memmert[®]), pencetak tablet, pipet Mikro, pipet Volum (Pyrex[®]), spektrofotometer *Ultraviolet-Visible/UV-Vis* (Varian[®]), *Scanning Electron Microscopy* (Bruker[®]), *sentrifuge*, timbangan analitik (Sartorius[®]), tanur, *water bath* (Memmert[®]), *x-ray diffractory* (Rikagu Miniflex II[®])

2. Bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *aqua destilata*, amilosa murni (Sigma-Aldrich[®]), asam asetat p.a (*pro analyze*) (Merck[®]), asam klorida p.a (*pro analyze*) (Merck[®]), etanol 95 %, iodium, kalium hidroksida, kertas saring, laktosa, magnesium stearat (Faci ASIA Pacific Pte. LTD[®]), natrium hidroksida (Merck[®]), natrium metabisulfit, pati Jagung (Fagron[®]), piroksikam (Nangthong Jinghua Pharmaceutical Co. LTD[®]), dan umbi Ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.).

D. Cara Kerja

1. Isolasi Pati (Chien, 2005)

Umbi *Dioscorea alata* yang masih segar dibilas, lalu di kupas kulitnya, setelah itu dipotong dadu dan kemudian di hancurkan menggunakan blender pada larutan air natrium bisulfit (750 mL / L). Campuran itu kemudian dilewatkan melalui

kain. Residu kembali dibilas dengan larutan natrium bisulfit lagi, lalu di diamkan semalaman pada suhu 4°C, setelah itu endapan dikumpulkan dan supernatan dibuang, endapan pati diberikan 0,1 % larutan NaOH dan kemudian di sentrifugasi pada 3000 rpm selama 5 menit, endapan dikumpulkan dan dibilas beberapa kali menggunakan air suling sampai pH pati mendekati 7,0, lalu dibilas dengan etanol 70 %, endapan pati kemudian diuapkan dan dikeringkan semalaman dalam oven pada suhu 40°C, kemudian disaring kembali menggunakan saringan 230 µm. Bubuk pati kemudian dikumpulkan dan disimpan dalam suhu -20°C

2. Analisis *Proxymate*

a. Analisa kadar air dengan metode Gravimetri (AOAC, 1995)

Cawan kosong dikeringkan dalam oven selama 15 menit, lalu didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Sebanyak 4-5 g sampel ditimbang dalam cawan yang telah diketahui bobot kosongnya, lalu dikeringkan dalam oven pengering pada suhu 105°C selama 6 jam. Cawan dengan isinya kemudian didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Pengeringan dilakukan kembali hingga diperoleh berat konstan. Kadar air dihitung berdasarkan kehilangan berat yaitu selisih berat awal sampel sebelum dikeringkan dengan berat akhir setelah dikeringkan.

$$\text{Kadar air (\%)} = \frac{\text{berat awal} - \text{berat akhir}}{\text{berat awal}} \times 100 \%$$

b. Analisa kadar protein dengan metode Kjeldahl (AOAC, 1995)

Ditimbang sejumlah kecil sampel (0.2 g) dalam labu kjeldahl 30 ml. Ditambahkan 1.9 ± 0.1 g K_2SO_4 , dan 2.0 ± 0.1 ml H_2SO_4 pekat. Sampel didestruksi selama 1-1.5 jam sampai cairan menjadi jernih. Cairan didinginkan, ditambah 8-10 ml NaOH- $Na_2S_2O_3$ dan dimasukkan ke dalam alat destilasi. Di bawah kondensor alat destilasi diletakkan erlenmeyer berisi 5 ml larutan H_3BO_3 dan beberapa tetes

indikator metil merah. Ujung selang kondensor harus terendam larutan untuk menampung hasil destilasi sekitar 15 ml. Distilat dititrasi dengan HCl 0.02 N sampai terjadi warna abu-abu. Prosedur yang sama juga dilakukan terhadap blanko (tanpa sampel). Jumlah titrasi sampel (a) dan titrasi blanko (b) dinyatakan dalam ml HCl 0.02 N.

$$\text{Kadar N (\%)} = \frac{(a-b) \times N \text{ HCl} \times 14,007}{\text{Sampel}} \times 100 \%$$

$$\text{Kadar Protein (\%)} = \text{Kadar N (\%)} \times 6,25$$

c. Analisa kadar lemak dengan Ekstraksi (AOAC, 1995)

Timbang ± 1 gram sampel, masukkan kedalam tabung reaksi berskala 15 ml, tambahkan chloroform mendekati skala 10 ml, lalu utup rapat kemudian kocok dan biarkan bermalam, selanjutnya himpitkan hingga skala 10 ml dengan chloroform lalu kocok kembali saring dengan kertas saring kedalam tabung reaksi, pipet 5 ml kedalam cawan yang telah diketahui beratnya (a gram), Ovenkan pada suhu 100°C selama 4 jam, Keluarkan lalu masukkan ke dalam eksikator $\frac{1}{2}$ jam, Kemudian timbang (b gram)

$$\text{Kadar lemak (\%)} = \frac{p \times (b-a)}{\text{berat sampel}} \times 100 \%$$

d. Analisa kadar abu dengan metode Gravimetri (AOAC, 1995)

Cawan porselen dipanaskan dalam oven selama 15 menit, lalu didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Sebanyak 3-5 g sampel dimasukkan dalam cawan porselen dan ditimbang, lalu dibakar sampai tidak berasap lagi dan diabukan dalam tanur bersuhu 550°C sampai berwarna putih (semua contoh menjadi abu) dan beratnya konstan. Setelah itu didinginkan dalam desikator dan ditimbang

$$\text{Kadar abu (\%)} = \frac{\text{berat abu}}{\text{berat sampel}} \times 100 \%$$

3. Analisis Kadar Amilosa yang dimodifikasi (AOAC, 1995)

a. Pembuatan kurva standar amilosa

Sebanyak 40 mg amilosa murni dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, ditambahkan 1 ml etanol 95 % dan 9 ml larutan NaOH 1 N ke dalam labu. Labu takar lalu dipanaskan dalam penangas air pada suhu 95°C selama 10 menit. Setelah didinginkan, larutan gel pati ditambahkan air destilata sampai tanda tera sebagai larutan stok standar. Selanjutnya dibuat deret konsentrasi 40 ppm, 60 ppm, 80 ppm, dan 100 ppm. Ke dalam masing-masing labu takar tersebut kemudian ditambahkan 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0 ml larutan asam asetat 1 N. Ditambahkan 2 ml larutan iod (0.2 g I₂ dan 2 g KI dilarutkan dalam 100 ml air destilata) ke dalam setiap labu tentukur 10 ml, lalu ditera dengan air destilata. Larutan dibiarkan selama 20 menit, lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 625 nm. Kurva standar merupakan hubungan antara kadar amilosa dan absorbansi.

b. Analisis sampel

Sebanyak 100 mg sampel pati dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian ditambahkan 1 ml etanol 95 % dan 9 ml larutan NaOH 1 N ke dalam labu. Labu takar lalu dipanaskan dalam penangas air pada suhu 95°C selama 10 menit. Setelah didinginkan, larutan gel pati ditambahkan air destilata sampai tanda tera dan dihomogenkan. Dipipet 500 µl larutan gel pati dipindahkan ke dalam labu takar 10 ml. Ke dalam labu takar tersebut kemudian ditambahkan 1.0 ml larutan asam asetat 1 N dan 2 ml larutan iod, lalu ditera dengan air destilata. Larutan dibiarkan selama 20 menit, lalu diukur absorbansinya dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 625 nm. Kadar amilosa ditentukan berdasarkan persamaan kurva standar yang

diperoleh. Kadar amilopektin diperoleh dengan cara *by different*, yaitu dengan cara mengurangkan nilai 100% dengan kadar amilosa.

$$\% \text{ Amilosa} = \frac{C \times V \times F}{W} \times 100 \%$$

Keterangan = C: Konsentrasi amilosa dari kurva baku (mg/ml)

V: Volume akhir sampel (ml)

F: Faktor Pengenceran

W: Berat sampel (mg)

4. Morfologi Granul (Chien, 2005)

Morfologi granul pati dapat di lihat menggunakan mikrograf elektron scanning (SEM), sampel pati disuspensikan pada etanol 1%. Satu tetes campuran pati etanol diaplikasikan ke sebuah aluminium rintisan menggunakan *double tape* perekat. Contoh dilapisi dengan emas-paladium. Potensi percepatan 15 kv digunakan selama mikrografi elektron.

5. X-ray Diffraction (Chien, 2005)

Difraksi sinar-X dari pati diukur menggunakan X-ray difraktometer, sampel 5-20 mg di bungkus dengan 2 lapisan *aluminium foils* untuk mencegah terjadi perubahan yang signifikan terhadap kadar air, dengan kondisi operasi ditetapkan sebagai berikut: tegangan Target 40 kV, arus 30 mA, pemindaian kisaran (2θ) 4-30°, kecepatan scan 0.028/s, yang menerima celah lebar 0,2 nm, kristanilitas dinyatakan sebagai persen rasio dari daerah difraksi puncak dengan daerah difraksi total.

6. Swelling Power dan Water Capacity Binding (Okunlola, 2011)

Suspensi pati (5% w/w) disiapkan pada suhu kamar dan dikocok untuk 5 menit. dispersi didiamkan untuk waktu selama 24 jam sebelum volume sedimentasi diukur dan *swelling power* dihitung sebagai:

$$\text{Swelling Power} = V2/V1$$

di mana V1 mengacu pada volume awal ditempati oleh pati dan V2 mengacu pada volume akhir setelah 24 jam. Penentuan dilakukan di dengan 4 kali perlakuan.

Water Capacity Binding ditentukan dengan menggunakan cara, 5 gram tepung ditempatkan di 100 ml gelas ukur dan dibuat hingga 100 ml dengan akuades dengan kocokan. dispersi disentrifugasi selama 5 menit pada 3000 rpm. Supernatan dibuang dan residu ditimbang (W1). Residu kemudian dikeringkan sampai berat konstan (W2) di udara oven panas. Kapasitas pengikatan air dihitung sebagai:

$$\text{Water Capacity Binding} = W1-W2/ 5g$$

Penentuan dilakukan 4 kali perlakuan.

7. Pembuatan Tablet

Dibuat tablet sesuai dengan formulasi berikut, tiap 500 mg tablet Piroksikam mengandung:

Tabel 3: Formulasi Tablet Piroksikam (Shakarci, 2008)

Bahan	Fungsi	Formula I	Formula II
Piroxicam	Zat aktif	20 mg	20 mg
Pati (<i>Maize</i>)	Penghancur	10 %	-
Pati (<i>Dioscorea alata</i>)	Penghancur	-	10 %
PVP	Pengikat	5 %	5 %
Magnesium Stearat	Lubrikan	0,25 %	0,25 %
Laktosa	pengisi	Ad to 100 %	Ad to 100 %

Metode Pembuatan tablet Piroxicam 20 mg, menggunakan metode granulasi basah (Niazi, 2009):

1. Siapkan larutan pengikat (*binding*) dengan cara melarutkan PVP 2,5 gram dalam 50 ml air pada suhu 25°C sampai 30 ° C sampai cairan tampak jernih
 2. Ayak Piroxicam (zat aktif), Pati (Maize/Dioscorea) sebagai disintegran, laktosa sebagai pengisi pada ayakan 500 µm, lalu campur dan aduk
 3. Tambahkan larutan pengikat secara perlahan dan granulasi
 4. keringkan granulat pada suhu 55°C selama 10 jam
 5. Ayak kembali hasil granulasi pada ayakan 500 µm *sieve*, pada tempat pencampuran
 6. Lalu tambahkan Magnesium stearate sebagai lubrikan, dan campur selama 5 menit
 7. Cetak tablet menjadi 500 mg dengan punch yang sesuai dan kekuatan 5 sampai 8 kPa.
8. Evaluasi Tablet
- a. Uji Waktu Hancur (Ditjen POM, 2014)

Uji ini dimaksudkan untuk menetapkan kesesuaian batas waktu hancur yang tertera pada dalam masing masing monografi, untuk tablet biasa kurang dari 15 menit, masukkan 1 tablet pada masing-masing 6 tabung dari keranjang, jalankan alat, lalu gunakan air bersuhu $37^{\circ}\pm 2^{\circ}$, pada akhir batas waktu angkat keranjang dan amati semua tablet: semua tablet harus hancur sempurna. Bila 1 atau 2 tablet tidak hancur sempurna ulangi pengujian dengan 12 tablet lainnya: tidak kurang 16 dari 18 tablet yang di uji harus hancur sempurna.

b. Uji Kerapuhan (*Friability*) (Olowosulu, 2011)

Diambil 12 tablet secara acak kemudian dibersihkan, ditimbang bobotnya (W_1) dan dimasukkan ke dalam alat *friability tester*. Alat dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet kemudian dikeluarkan, dibersihkan dari debu dan ditimbang kembali (W_2). Dihitung % kerapuhan tablet. Persyaratan kerapuhan tablet tidak boleh lebih dari 1%:

$$\% F: \frac{W_1 - W_2}{W_1}$$

Keterangan = F : indeks kerapuhan

W 1: bobot awal

W 2: bobot akhir

c. Uji Kekerasan (Parrot, 1971)

Diambil 6 tablet secara acak, lalu dimasukkan satu per satu ke dalam alat *hardness tester* yang diset sesuai dengan jumlah tablet yang diuji dan alat dinyalakan. Saat tablet pecah, pada alat akan tertera kekerasan tablet yang dinyatakan dalam satuan newton. Data hasil pengujian kekerasan tablet dicatat. Persyaratan kekerasan tablet berkisar antara 4-8 kg/cm²

d. Uji Disolusi (Ditjen POM, 2014)

Uji ini digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi suatu sediaan oral, untuk tablet Piroksikam media disolusi yang di gunakan 900 ml asam klorida 0,01 N HCl, alat tipe 2 (Tipe dayung), dengan kecepatan 75 rpm selama 40 menit. Dilakukan penetapan jumlah piroksikam $C_{15}H_{13}N_3O_4S$, yang terlarut dengan mengukur serapan aliquot yang diencerkan dengan media disolusi hingga kadar piroksikam lebih kurang 6 μ g per ml dan serapan larutan baku piroksikam BPHI pada panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 334 nm

menggunakan media disolusi sebagai blangko. Toleransi, dalam waktu 40 menit harus larut tidak kurang dari 70 % (Q) dari jumlah yang tertera di etiket.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Proximate

Tabel 4: Komponen Kimia Pati *Dioscorea alata* L

Pati	Komponen			
	Air (%)	Abu (%)	Lemak (%)	Protein (%)
<i>Dioscorea alata</i> L.	13,08	0,23	0,81	1,43

2. Analisis Kandungan Amilosa dan Amilopektin

Tabel 5: Kadar (%) Amilosa dan Amilopektin Pati *Dioscorea alata* L.

Pati	Amilosa (%)	Amilopektin (%)
<i>Dioscorea alata</i> L.	18,08	81,92

3. Swelling Power dan Water Capacity Binding

a. Swelling Power

Tabel 6: Swelling Power Pati *Dioscorea alata* L. pada suhu ruangan (25°C) (mean ± SD, n: 4)


Replikasi	V ₁ (ml)	V ₂ (ml)	Swelling Power	Mean ± SD, n: 4
1	7	9	1,285	1,21 ± 0,07
2	7	9	1,285	
3	7	8	1,142	
4	7	8	1,142	

b. Water Capacity Binding

Tabel 7: Water Capacity Binding Pati *Dioscorea alata* L.


Replikasi	W ₁ (g)	W ₂ (g)	WCB	Mean ± SD, n: 4
1	57,120	53,717	0,68	3,31 ± 0,22
2	58,686	53,442	1.04	
3	43,748	41,004	0.54	
4	63,259	57,997	1.05	

4. X-ray Diffraction



Gambar 10: Hasil Uji X-Ray Diffraction dari Pati *Dioscorea alata* L.

5. Morfolofi Granul



Gambar 11: SEM (*Scanning Electron Microscopy*) pati *Dioscorea alata* L. A (bar 50 μm), B (bar 20 μm), C (bar 10 μm), D (bar 5 μm)

6. Evaluasi Tablet

a. Uji Waktu Hancur

Tabel 8: Data Hasil Uji Waktu Hancur Tablet Piroksikam

Replikasi	Waktu Hancur (Menit)		Persyaratan
	Formula I	Formula II	
1	03,56	04,39	< 15 menit
2	03,45	04,12	
Total	7,01	8,51	
<i>Mean</i>	3,50	4,25	

b. Uji Friabilitas

Tabel 9: Data Hasil Uji Kerapuhan Tablet Piroksikam

Formula	W ₁ (g)	W ₂ (g)	Kerapuhan (%)	Persyaratan
I	6,2351	6,1663	0,011	< 1%
II	6,1993	6,1457	0,008	

c. Uji Kekerasan

Tabel 10: Data Hasil Uji Kekerasan Tablet Piroksikam

Replikasi	Kekerasan (Kg)		Persyaratan
	Formula I	Formula II	
1	5	6	4-8 Kg
2	4	6,5	
3	4,5	7	
Total	13,5	19,5	
<i>Mean</i>	4,5	6,5	

d. Uji Disolusi

Tabel 11: Data Hasil Uji Disolusi Tablet Piroksikam

Replikasi	Kadar Terdisolusi (%)		Persyaratan
	Formula I	Formula II	

1	89,32	84,06	Tidak kurang dari 70 % (Q)
2	94,54	75,37	
3	82,71	97,33	
Total	266,57	256,76	
<i>Mean</i>	88,85	85,58	

B. Pembahasan

Tanaman *Dioscorea alata* L. adalah tanaman penghasil umbi, memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, mengandung vitamin, protein dan mineral. Sebagian besar karbohidrat dalam bentuk pati yang terdiri dari amilosa dan amilopektin (Sulistiyono, 2004). Pati merupakan granula yang berwarna putih, mengkilat, tidak berbau dan tidak larut dalam air dingin. Granula setiap jenis pati mempunyai bentuk dan ukuran yang spesifik, sehingga dapat digunakan sebagai kriteria dalam menentukan kemurnian dan mengidentifikasi pati. Komponen dominan yang terdapat dalam pati adalah amilosa dan amilopektin. Di samping itu amilosa dan amilopektin di dalam granul juga terdapat komponen lain seperti lemak, protein, fosfor dan zat organik dalam jumlah kecil (Anwar, 2012).

Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatan, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempa. Selain bahan pengisi digunakan juga zat tambahan lain yang berfungsi sebagai bahan pengembang, pengikat, pelicin, pembasah atau zat lain yang cocok (Ditjen POM, 1995).

Pati merupakan eksipien serbaguna yang digunakan terutama dalam formulasi sediaan padat oral sebagai bahan pengikat, pengisi, dan disintegran. Konsentrasi yang digunakan sebagai disintegran pada umumnya 3–25%. Pati alami

sesuai spesifikasinya dalam monografi digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bahan tambahan berbasis pati (Rowe, 2009).

Pati bersifat dapat meninggikan porositas dan pembasahan tablet sehingga memudahkan penetrasi air melalui pori-pori ke bagian dalam tablet yang menyebabkan percepatan penghancuran tablet. Efek porositas disebabkan oleh sifat pati yang tidak termampatkan dan kohesifitasnya yang rendah. Hal ini menyebabkan terbentuknya kapiler-kapiler di antara partikel-partikel tablet, yang menyebabkan air dapat masuk ke dalam tablet sehingga dapat memecahkan tablet (Voigt, 1995).

Pada penelitian ini dilakukan isolasi dan karakterisasi pati ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) meliputi analisis kadar *proxymate* (air, abu, lemak, dan protein), analisis kadar amilosa, morfologi granul, kristalinitas, *swelling power* dan *water capacity binding*, kemudian dilakukan pembuatan tablet piroksikam dimana pati ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) dibandingkan dengan pati jagung (*Maize*) sebagai bahan disintegran atau penghancur yang selanjutnya dilakukan evaluasi tablet meliputi uji waktu hancur, uji friabilitas atau keregasan, uji kekerasan dan uji disolusi.

Isolasi pati bertujuan untuk menghasilkan pati asli dari umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.), prinsip perlakuannya adalah dengan melakukan pendiaman terhadap umbi yang sudah dihancurkan dan disaring, dimana hasil rendaman tersebut akan menghasilkan endapan yang disebut pati, adapun penambahan natrium bisulfit 4 % berfungsi sebagai antioksidan, dan proses pendiaman dilakukan pada suhu 4°C untuk mempercepat proses terbentuknya endapan, selain itu penambahan 0, 1 % natrium hidroksida sebagai pemutih untuk memperbaiki tampilan pati.

Selanjutnya, dilakukan karakterisasi pati umbi ubi kelapa yang bertujuan untuk mengidentifikasi sifat fisikokimia dari pati, analisis *proxymate* dilakukan untuk

mengidentifikasi komponen lain dari pati khususnya komponen air, abu, lemak kasar dan protein kasar, analisis kadar air dan kadar abu dilakukan berdasarkan metode gravimetri (AOAC, 1995). Pada analisis kadar abu dan kadar air, berat cawan kosong sebesar 27,1729 g dengan berat sampel 1,2542 g, untuk pengujian kadar air sampel dimasukkan ke dalam oven pada suhu 105°C selama 6 jam, kemudian didapatkan berat konstan setelah pengovenan sebesar 28,263 g. Untuk analisis kadar abu, sampel dimasukkan ke dalam tanur pada suhu 550 °C, sampai berwarna putih, didapatkan berat konstan setelah pemanasan sebesar 27,1758 g. Sedangkan untuk pengujian kadar protein kasar metode yang digunakan adalah metode Kjeldahl (AOAC,1995), sampel pati ubi kelapa sebesar 1105 mg di destruksi menggunakan asam sulfat, dan selanjutnya dilakukan proses destilasi, destilat kemudian dititrasi menggunakan asam sulfat, didapatkan volume titrasi sebesar 0,35 ml, selanjutnya untuk pengujian kadar lemak kasar digunakan metode ekstraksi dimana kloroform digunakan sebagai pelarut, didapatkan berat sampel 1,0928 g dengan berat cawan kosong 28,9928 g, ekstrak kemudian dipanaskan di oven pada suhu 100°C selama 6 jam.

Hasil perhitungan kadar *proximate* (air, abu, lemak dan protein) dapat dilihat pada tabel 3, didapatkan kadar abu ubi kelapa sebesar 0,23 %, kadar air sebesar 13,08 %, kadar lemak sebesar 0,81 %, dan kadar protein sebesar 1,43 %. menurut Copelan, et al. (2009), komponen minor yang rendah lebih disukai karena keberadaannya dapat mengganggu sifat sifat gel pati.

Kadar amilosa dan amilopektin dari pati umbi ubi kelapa dapat ditentukan dengan adanya reaksi antara amilosa dan iodin, menggunakan instrumen spektrofotometri UV-Vis, untuk membuat kurva standar, dibuat larutan stok 400 bpj (40 mg dalam 100 ml pelarut), selanjutnya dibuat seri konsentrasi amilosa yaitu 40

bpj, 60 bpj, 80 bpj, dan 100 bpj, kemudian masing masing di tambahkan asam asetat 0,1 ml, 0,2 ml, 0,4 ml, 0,5 ml, dan larutan iod 0,02 % sebanyak 2 ml, setelah itu dilakukan pengukuran absorpsi pada panjang gelombang 625 nm. Setelah didapatkan kurva standar yang sesuai, dilakukan penentuan kadar amilosa pada pati umbi ubi kelapa, dengan cara melarutkan 100 mg pati ubi kelapa ke dalam 100 ml pelarut (1000 bpj), kemudian diencerkan menjadi 50 bpj dalam labu ukur 10 ml, dengan penambahan 1 ml asam asetat dan 2 ml larutan iod 0,02 %, diukur absorpsi pada panjang gelombang 625 nm.

Kadar amilosa *Dioscorea alata* L. yang didapatkan pada penelitian ini adalah 18,08 %, dan kadar amilopektin didapatkan dengan cara *by Different* sehingga didapatkan nilai sebesar 81,91 % untuk kadar amilopektin. Jika merujuk pada kadar amilosa pati yang biasa digunakan sebagai *excipient* pada buku Rowe (2009), dikatakan bahwa kadar amilosa , 24–28 % untuk pati jagung, 35–39 % untuk pati *pea*, 20–23 % untuk pati kentang, dan 17–20 % untuk pati tapioka.

Semakin rendah rasio amilosa/amilopektin maka semakin lama waktu disintegrasi. Tablet yang mengandung % amilosa yang lebih sedikit memiliki waktu disintegrasi yang lebih lama dibandingkan tablet yang mengandung % amilosa yang lebih besar, kandungan amilopektin yang lebih tinggi menyebabkan pembengkakan rendah dan waktu disintegrasi yang lama (Rashid, *et al.*, 2013)

Swelling power dan *water capacity binding* bertujuan untuk melihat kekuatan pati untuk mengembang, dan kemampuan pati dalam mengikat molekul air, pengujian *Swelling power* dilakukan dengan cara suspensi pati 5 % (w/w) didiamkan selama 24 jam pada suhu ruangan (25°C), didapatkan nilai *swelling power* (SP) untuk pati *Dioscorea alata* L sebesar 1,21. Sedangkan untuk pengujian *water*

capacity binding (WCB) 5 gram suspensi pati di disentrifugasi dan diambil residu lalu di keringkan di oven pada suhu 50°C, dari penelitian ini didapatkan nilai WCB pati *Dioscorea alata* L sebesar 3,31. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Okunlola, et al. (2011), nilai *swelling power* dan *water capacity binding* beberapa jenis pati yaitu untuk pati *water yam* (*Dioscorea alata* L) sebesar 1,29 dan 0,069 sedangkan untuk pati jagung sebesar 1.20 dan 0.95. Perbedaan nilai SP dan WCB dari pati mungkin dikaitkan dengan intensitas yang berbeda dari asosiasi atau ikatan molekul dalam granul pati. Gaya ini diatur oleh faktor-faktor seperti kandungan amilosa atau amilopektin, berat molekul, konformasi, derajat polimerisasi, dan tingkat percabangan amilopektin (Melo et al., 2003). Kekuatan pembengkakan intrinsik dan kapasitas pengikatan air telah diakui sebagai penilaian kualitatif potensi disintegran Efek dari pati (Adebayo dan Itiola, 1998).

Morfologi pati *Dioscorea alata* L, banyak dipelajari melalui instrumen SEM (*Scanning Electron Microscopy*), hasil pengujian untuk morfologi pati dapat dilihat pada Gambar 7. Pada gambar dapat dilihat bahwa hasil isolasi granul pati *Dioscorea alata* L, memiliki bentuk ellipsoid dan bulat. Morfologi granul pati adalah parameter yang penting untuk mengidentifikasi dan membedakan pati yang berbeda asal tanamannya (Manek, et al., 2005). Selain itu bentuk granul pati memiliki peran dalam ketercampuran bahan aktif farmasi dan bahan tambahan lainnya pada saat pembuatan tablet (Riley, et al., 2007).

Berdasarkan hasil analisis *X-ray Diffraction*, pati *Dioscorea alata* L, dinyatakan sebagai semikristal, dengan pola kristal *orthorhombic*, dimana nilai $a \neq b \neq c$, $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$ (Waseda, et al., 2012), granul pati yang diamati dapat dilihat pada gambar 6, memiliki kristal tipe A *polymorph*, dengan 4 puncak utama pada sudut

difraksi 2θ 14, 68°; 16,96°; 22,22°; 23,72°. Pola kristal yang diamati mungkin memiliki implikasi yang signifikan untuk kesesuaian pati sebagai bahan formulasi farmasi, Telah dilaporkan bahwa interaksi API (*Active Pharmaceutical Ingredients*) dan pengikat atau disintegan digunakan dalam dosis formulasi dapat secara signifikan dipengaruhi oleh interaksi kristal granul dan *molecule faces*, Ini telah menunjukkan bahwa semakin amorf eksipien, semakin banyak air yang dapat diserap ke dalam struktur dan akan mengurangi laju pembentukan hidrat API (*Active Pharmaceutical Ingredients*) (Riley, et al., 2007).

Hasil Evaluasi tablet piroksikam dengan perbandingan formulasi bahan penghancur dapat dilihat pada tabel 7, 8 9, dan 10. Dimana pada formula I menggunakan penghancur pati jagung sedangkan pada formula II menggunakan pati *Dioscorea alata* L. Waktu hancur tablet merupakan waktu yang diperlukan untuk hancurnya tablet menjadi partikel - partikel penyusunnya dan melepaskan obatnya (Ditjen POM, 1995). Untuk uji waktu hancur, tablet formula I memiliki waktu hancur 3,50 menit, sedangkan untuk formula II memiliki waktu hancur 4,25 menit. Waktu hancur semua formula memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia V untuk tablet yang tidak bersalut yaitu kurang dari 15 menit.

Uji kerapuhan tablet (*Friability*) merupakan uji ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialami oleh tablet sewaktu pengemasan, pengiriman, dan penyimpanan (Lachman, 199.). Data yang didapatkan, formula I memiliki kerapuhan tablet sebesar 0,011 % sedangkan tablet formula II memiliki kerapuhan 0,008 %, Kerapuhan dan kerenyahan tablet dari semua formula memenuhi persyaratan yaitu kurang dari 1 %, namun dapat dilihat bahwa tablet Formula II memiliki % kerapuhan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Formula I.

Uji kekerasan tablet digunakan untuk menilai ketahanan tablet terhadap kekuatan mekanik. Kekerasan tablet akan berpengaruh terhadap kerapuhan, semakin keras tablet maka semakin rendah kerapuhannya (Ansel, 2008). Formula I memiliki kekerasan sekitar 5 Kg, sementara Formula II memiliki tingkat kekerasan tablet sekitar 6 kg, Kekerasan tablet pada semua formula memenuhi persyaratan yaitu antara 4 – 8 kg, kekerasan tablet formula I dan Formula II berbanding lurus terhadap kerapuhannya.

Sementara untuk uji disolusi tablet piroksikam dilakukan selama 40 menit dengan 1 kali pencuplikan pada akhir waktu, masing masing 3 tablet untuk formula 1 dan II dimasukkan ke dalam *station* apparatus disolusi, kadar piroksikam yang didapatkan yaitu untuk formula I; 88, 85 %, dan untuk Formula II; 85,58 %, Kadar disolusi juga tergantung pada berat tablet yang di di disolusi. Tablet piroksikam untuk formula I dan Formula II telah memenuhi syarat toleransi, dalam waktu 40 menit harus larut tidak kurang dari 70 % (Q) dari jumlah yang tertera di etiket.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.), memiliki sedikit komponen minor, dengan kadar amilosa 18,08 %, bentuk granul ellipsoid dan bulat, *polymorph*, dengan bentuk kristal tipe *A orthorombyc*.
2. Pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) memiliki potensi untuk dijadikan sebagai bahan tambahan (*excipient*) dalam formulasi tablet, yang dibuktikan dengan empat uji evaluasi tablet, meliputi uji waktu hancur, uji kekerasan, uji *friability*, dan uji disolusi telah memenuhi syarat yang tertera pada farmakope.

B. Implikasi Penelitian

1. Perlu di lakukan penelitian lebih lanjut tentang perbandingan konsentrasi pati umbi ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.) sebagai bahan pengahancur tablet.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang pati *Dioscorea alata* Pregelatinisasi, untuk menghasilkan pati yang lebih baik secara fisikokimia sebagai bahan tambahan tablet.

KEPUSTAKAAN

- Adebayo, A.S., Itiola, O.A., 1998. *Evaluation Of Breadfruit And Cocoyam Starches As Exodisintegrants In A Paracetamol Tablet Formulation*. Pharm. Pharmacol, 1998.
- Alanazi, F.K. *Evaluation of Spray and Freeze Dried Excipient Bases Containing Disintegration Accelerators for The Formulation of Metoclopramide Orally Disintegrating Tablets*. Saudi: Saudi Pharmaceutical Journal, 2007.
- Angiosperm Phylogeny Group (APG). *An Update of The Angiosperm Phylogeny Group Classification For The Orders and Families of Flowers Plants*. APG III. Botanical of The Linnean Society, 2009.
- Ansel, Howard C. *Ansel Bentuk Sediaan Farmasetis & Sistem Penghantaran Obat Edisi 9*. Jakarta: EGC, 2010.
- Ansel, H.C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Edisi 4*. Jakarta: UI Press, 1989.
- Ansel, Howard C. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Jakarta: UI-Press, 2008.
- Anwar, Effionora. *Eksipien Dalam Sediaan Farmasi Karakterisasi Dan Aplikasi*. Jakarta: Dian Rakyat, 2012
- Anwar, K.. *Pengantar Praktikum Kimia Organik*. Universitas Gadjah Mada, 1994.
- AOAC. *Official Methods Analysis of the Association on Official Analytical Chemist*. Washington DC: Association of Official Chemist, 1995.
- Apriyantono, A., D. Fardiaz, N.L. Puspitasari, Sedarnawati dan S. Budiyanto, 1989. *Petunjuk Analisis Laboratorium Pangan*. IPB-Press, Bogor.
- Atwell, W. A., Hood, L. F., Lineback, D. R., Varriano, M. E., Zobel, H. F. *The terminology and methodology associated with basic starch phenomena*. Cereal Foods World, 1988.
- Aulton, Michael. *Pharmaceutics: The Science of Dosage Form Design*. New York:Churcill livingstone, 1988.
- Banks, W., Greenwood, C. T., in: Banks, W., Greenwood, C. T. (Eds.), *Starch and Its Components*. Edinburgh, UK: Edinburgh University Press, 1975.
- Basyier, Umar Abu. *Kedokteran Nabi Antara Realitas dan Kebohongan*. Surabaya: Shafa Publika, 2011

- Belitz, H.D. and W. Grosch. *Food Chemistry*. Berlin: Springer Verlag, 1999.
- Bertolini, Andrea C. *Starches Characterization, Properties, and Applications*. New York: CRC Press, 2010.
- Bhowmik, *et al.* J Chem and Pharm Research, "Fast dissolving tablet: an overview"
1 No. 1. (2009).
- Boyer and J.C. Shanon. *Plant breeding*. Plant Breed. Rev, 1983.
- Budoyo, S. *Kandungan Karbohidrat dan Pola Pita Isozim Pada Varietas Lokal ubi kelapa (Dioscorea alata L.) dikabupaten Karang anyar*. Tesis. IPB, 2010.
- Builders, Philip F., Arhewoh, Mathew I. *Pharmaceutical applications of native starch in conventional drug delivery*. Nigeria: National Institute for Pharmaceutical Research and Development, 2015.
- Chaplin, M. *Starch*. [http://www. Sbs. ac. Uk](http://www.Sbs.ac.Uk): Diakses pada tanggal 6 Maret 2017.
- Chien, Chun Huang, Mei, Chin Lia, Chiun, C.R.Wang. *Changes in Morphological, Thermal and Pasting Properties of Yam (Dioscorea alata) Starch During Growth*. Taiwan, ROC: Departemen Of Life Applied Science, Asia University, 2005.
- Copelan L, Blazek., Salman, H Tang MC. *Form and Functionality of Starch*. Food Hydrocolloids. 2009
- Cozzolino, B., Roumeliotis S., Englinton J. *Relationships between Swelling Power, Water Solubility and Near-Infrared Spectra in Whole Grain Barley: A Feasibility Study*. Australia: University of Adelaide. 2012
- Desai. Parind Mahendrakumar., Celine, Valeria Liew., Paul, Wan Sia Heng. *Review of Disintegrants and the Disintegration Phenomena*. Singapore: National University of Singapore. 2016
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1995.
- Ditjen POM. *Farmakope Indonesia Edisi V*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014.
- Fasihuddin, B, et al. *Physicochemical Characterization of Sago Starch*. France: The North East Wales Institute, 1998.

- Fessenden, Ralph, J dan Fessenden, Joan, S. *Kimia Organik Jilid I*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Flach, M., F. Rumanas. *Plant Resources of South-East Asia no.9 Yielding non seed Carbohydrates*. Bogor, Indonesia: Prosea, 1996.
- Freitas, RA, Paula R.C, Fectosa J. PA. S, Rocha, M, dan R, Sierakowoski. *Amylose contents rheological properties and Gelatinization Kinetics of Yam (Dioscorea alata) and cassava (Manihot utilissima) Starches*. Brazil: Departamento de Qumica e Organica, UFC, 2003.
- Fredriksson, H., Silverio, J., Andersson, R., Eliasson, A. C., Aman, P., *The influence of amylase and amylopectin characteristics on gelatinization and retrogradation properties of different starches*. Carbohydr. Polym, 1998
- French, B.R. *Food Plants of Papua New Guinea A Compendium Revised Editors Privately Published As an Electronics Book in Pdf Format*. West St. Burnie Tasmania: Australia, 2006.
- Hamidjojo , H. S. *Kimia Organik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hapsari, Ratri Tri. *Prospek Uwi Sebagai Pangan Fungsional Dan Bahan Diversifikasi Pangan*. Malang: Buletin Palawija, 2014
- Hastiany, R. *Modifikasi Asilasi dan Suksinilasi Pati Tapioka Sebagai Bahan Encapsulasi Komponen Flavor*. Bogor: IPB, 2006.
- Harijono, Estiasih Teti, Apriliyanti Mulia W, Afriliana Asma, dan Kusnadi Joni.. *Physicochemical and Bioactives Charateristics of Purple and Yellow Water yam (Dioscorea alata) Tuber*. Malang: Food Science and Technology Departement, Brawijaya University, 2013.
- Helbert, W. and Chanzy, H. *The Ultrastructure Of Starch From Ultrathin Sectioning In Melamine Resin. Starch/Stärke*, 1996.
- Herawati, Heni. *Potensi Pengembangan Produk Pati Tahan Cerna Sebagai Pangan Fungsional*. Jawa Tengah: Balai Tekhnologi Pertanian Jawa Tengah, 2010.
- Ibrahim, Muhammad Ismail. *Al-Qur'an wa I'jazuhu al-'Ilmi*. Kairo: Dar al-Fikr.
- Indriany, Onny. *Amilum Buah Sukun Sebagai Bahan Penghancur Eksternal Dalam Pembuatan Tablet*. Jakarta: Uhamka, 2004


- IPGRI/IITA. *Descriptor for yam (Dioscorea spp.)*. Ibadan Nigeria: International Institute of Topical Agriculture, 1997.
- Jacobs, H and J.A, Delcour. *Hydrothermal Modification of Granular Starch With Retention The Granular Structure*. Review Journal Agriculture: Food Chem, 1998.
- Karyono. *Pemisahan dan karakterisasi Pati dari Umbi Uwi (Dioscorea alata L.) dan Pengaruhnya Dalam Berbagai Kadar Sebagai Disintegran Internal Terhadap Mutu Fisik Tablet Parasetamol*. Surabaya: US, 2014
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Institut Ilmu-Al-Qur'an, 2014
- Knutson, C. A., *Evaluation of variations in amylose-iodine absorbance spectra*. Carbohydr. Polym. 1999.
- Kong, Lingyang., Christopher Lee., Seong H, Kim., Gregory R Zierlger. *Characterization of Starch Polymorphic Structures Using Vibrational Sum Frequency Generation Spectroscopy*. Pennsylvania: Pennsylvania University, 2014
- Lachman, Leon *et al. Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Jakarta: UI Press, 1994.
- Lang, Adriana Tie Pei. *Phsycochemical Properties of Starch in Sago Palm (Metroxylon sago) at Different Growth*. University Sains Malaysia: Penang, Malaysia, 2004.
- Liu, Z.L, Peng, dan J.F. Kennedy. *The Technology of Molecular Manipulations and Modifications Asisted by Microwave as Applied to Starch Granules*. Carbohydrate Polimers, 2005.
- Manek, R. V., Kunle, O. O., Emeje, M. O., Builders, P. F., et al. *Physical, thermal and sorption profile of starch obtained from Tacca leontopetaloides*. Starch/Starke, 2005.
- Martin, T. F. W. *Tropical Yams and Their Potential part 3. Dioscorea alata L. Agriculture Handbook no. 495*. Washington: Departement of Agriculture United State, 1976.
- Me'lo, E.A., Stamford, T.L.M., Silva, M.P.C., Krieger, N., Stamford, N.P. *Functional properties of yam bean (Pachyrhizus erosus) starch*. Bioresour. Technol, 2003.
- Niazi, Sarfaraz K. *Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations Compressed Solid Production 2nd Edition*. USA: Informa, 2009


- Njie, D.N., T.R. Ramsey, and R.P. Singh. *Thermal Properties of cassava, yam, and plantain*. J. Food Eng, 1998.
- Oates, C. G., *Towards an understanding of starch granule structure and hydrolysis*. Trends in Food Sci. Technol, 1997.
- Okunlola, Adenike, Odeku, Oluwatoyina. *Evaluation of Starches Obtained from Four Dioscorea Species as binding Agent in Chloroquine Phosphate Tablet Formulation*. Nigeria: Faculty of Pharmacy Ibadan University, 2011.
- Olowosulu, A.K., A. Oyi., A.B. Isah., M.A. Ibrahim. *Formulation and Evaluation of Novel Coprocessed Excipients of Maize Starch and Acacian Gum (StarAc) For Direct Compression Tableting*. Int. J. of Pharm Res and Innov, Vol. 2. 2011.
- Osagie AU, *The yam tuber in Storage*. Nigeria: University of Benin, Post Harvest Research Unit, 1992.
- Parrot, L. *Pharmaceutical Technology Fundamental Pharmaceutics*. USA: Burgess Publishing Co. 1971.
- Sandjaja, A. *Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan Keluarga*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009.
- Shakarci, Shaima Dia, *et al. Design And Formulation Of Piroxicam Tablets*, University of Mosul: J Pharm, 2008.
- Shelton, D. R., Lee, W. J., in: Kulp, K., Ponte, J. G. (Eds.). *Hand Book of Cereal Science and Technology, 2nd edn., revised and expanded*. USA: Marcel Dekker, Inc., USA, 2000.
- Shimelis, E., Meaza, M., Rakshit, S. *Physico-chemical properties, pasting behavior and functional characteristics of flours and starches from improved bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties grown in East Africa*. Agricultural Engineering International: the CIGR E.J. Manuscript FP 05 015, VIII, 2006.
- Stasiak, K., Molenda, M., Opalinski, I., Błaszczak, W., *Mechanical properties of native maize, wheat, and potato starches*. Czech J. Food Sci., 2013.
- Sudarmadji, Slamet, Bambang Hartoyo & Suhardi. *Analisa Bahan*. Universitas GadjahMada Press, 1996.
- Sutarno Dan Sugiyarto. *Keanekaragaman Hayati Indonesia Dan Pemanfaatannya Untuk Sumber Energi*. Prosiding Seminar Nasional Energi Hayati Sebagai


- Solusi Krisis, Energi: Peluang Dan Tantangannya Di Indonesia, Surakarta, 2006.
- Suwandi M, Sugianto B, Rahman A. *Kimia organik karbohidrat, lipid dan protein*. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1989.
- Syamsir, Elvira., Hariyadi, Purwiyatno., Fardiat, Dedi., Andarwulan, Nuri., Kusnandar Feri. *Karakterisasi Tapioka Dari Lima Varietas Ubi Kayu (Manihot utilisima crantz) Asal Lampung*. Bogor: IPB, 2011.
- Rasyid, Iyad., Mahmoud M.H, Al Omari., Adnan, A, Adwan. *From Native To Multifunctional Starch-Based Excipients Designed For Direct Compression Formulation*. Jordan: Stacrh. 2013.
- Riley, Cliff K., Sarafadeen A, Adebayo., Wheatley Dan Asemota. *Surface Properties Of Yam (Dioscorea Sp.) Starch Powders And Potential For Use As Binders And Disintegrants In Drug Formulations*. Jamaica: Mona Campus, 2007
- Rowe, R.C., Sheskey, P.J. dan Quinn, M.E. *Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th Edition*. New York: Lexi Group, American Pharmaceutical Association Inc., 2009.
- Rowe, R.C., Sheskey, P.J. dan Quinn, M.E. *Handbook of Pharmaceutical Excipients 5th Edition*. New York: Lexi Group, American Pharmaceutical Association Inc., 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Siregar, C.J.P. dan Wikarsa, S. *Teknologi Farmasi Sediaan Tablet: Dasar-Dasar Praktis*. Jakarta: EGC, 2010.
- Sulistiyono E., Marpaung J. *Studi Karakter Umbi dan Kandungan Nutrisi Dioscorea spp*. Bul. Agronomi, 2004.
- Thalbah, Hisham., et al. *Ensiklopedia Mukjizat Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI. 2009
- Tjitroseopomo, G. *Taksonomi Umum (Dasar-Dasar Taksonomi Tumbuhan)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- USP 32 - HF 27. *United State Pharmacopeia and The National Formulary*. Rockville: The United State Pharmacopeia Convention, 2009.


- Van, Beynum dan J.A Roels. *Starch Convension Technology*. New York: Marcel Dekkerr, Inc, 1985
- Voight. R. *Buku Pelajaran Tekhnologi Farmasi Penerjemah Dr, Soenandi Noesono Edisi V*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Winarno, F. G. *Kimia Pangan dan gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Waseda, Yoshio., et al. *X-ray Diffraction Crystallography*. Berlin: Springer-Verlag, 2011
- Yenrina, Rina. *Metode Analisis Bahan Pangan dan Komponen Bioaktif*. Andalas: AU Press, 2015.
- Yusuf, La Ode Muhammad. *Skripsi berjudul Karakter Morfologi Dan Kandungan Kimia Beragam Umbi Dioscorea Alata L. Di Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Sulawesi Tenggara*. Kendari: Universitas HaluOleo, 2016.
- Zobel, H. F. *Molecules to granules: A comprehensive starch review*. Starch/Starke, 1988.





Lampiran 1. Skema Isolasi Pati




Lampiran 2. Skema Kerja Analisis Kadar air

Lampiran 3. Skema Kerja Analisis Kadar Abu


Lampiran 4. Skema Kerja Analisis Kadar Lemak


Lampiran 5. Skema Kerja Analisis Kadar Protein




Lampiran 6. Skema Kerja Analisis Kadar Amilosa


1. Pembuatan Kurva Standar Amilosa








2. Analisis Sampel







Lampiran 7. Skema Kerja Morfologi Granul


Lampiran 8. Skema Kerja *X-ray Diffraction*

Lampiran 9. Skema Kerja *Swelling power* dan *water capacity binding*1. *Swelling power*

2. Water Capacity Binding




Lampiran 10. Pembuatan Tablet Piroksikam





Lampiran 11. Evaluasi Tablet

1. Uji Waktu Hancur




2. Uji disolusi






3. Uji Friabilitas tablet



4. Uji kekerasan tablet



Lampiran 12. Tabel Uji Kadar Abu

Tabel 12: Hasil uji kadar abu

No.	Sampel	Berat cawan kosong (g)	Berat sampel (g)	Berat setelah tanur (g)	Kadar abu (%)
1.	Pati <i>Dioscorea alata</i> L	27,1729	1,2542	27,1758	0,23



Lampiran 13. Tabel Uji Kadar Air

Tabel 13: Hasil uji kadar air

No.	Sampel	Berat cawan kosong (g)	Berat sampel (g)	Berat setelah Oven (g)	Kadar air (%)
1.	Pati <i>Dioscorea alata</i> L	27,1729	1,2542	28,263	13,08



Lampiran 14. Tabel Uji Kadar Lemak

Tabel 14: Hasil uji kadar lemak


No.	Sampel	Berat contoh (g)	Berat cawan kosong (g)	Berat cawan + lemak (g)	Lemak (%)
1.	Pati <i>Dioscorea alata</i> L	1,0928	28,9928	28,9972	0,81



Lampiran 15. Tabel Uji Kadar Protein

Tabel 15: Hasil uji kadar protein

No.	Sampel	Berat sampel (mg)	Volume titrasi (ml)	Protein %)
1.	Pati <i>Dioscorea</i> <i>alata L.</i>	1105	0,35	1,43

Lampiran 16. Kurva Baku Amilosa

Gambar 12: Kurva baku Amilosa Murni

Lampiran 17. Hasil Analisis Kadar Amilosa Pati Ubi Kelapa (*Dioscorea alata*)

Tabel 16: Absorbansi deret konsentrasi kurva baku

Konsentrasi (bpj)	λ maks	Absorbansi			Rata-rata
		1	2	3	
40	625	0,2530	0,2525	0,2525	0,2527
60		0,4918	0,4920	0,4920	0,4919
80		0,6989	0,6987	0,6987	0,6988
100		0,9393	0,9393	0,9393	0,9393

Tabel 17: Kadar amilosa pati Ubi kelapa (*Dioscorea alata* L.)

Sampel	Absorbansi		Konsentrasi (mg/L)	V akhir (L)	FP	Berat sampel (mg)	Kadar amilosa %
Pati Ubi kelapa	0,8277	0,8243	90,44	0,01	20	100	18,08
	0,8234						
	0,8218						

Lampiran 18. Daftar *peak X-ray diffraction* dari Pati *Dioscorea alata* L.

Tabel 18: Daftar *peak* difratogram Pati *Dioscorea alata* L

No	2-theta(deg)	d(ang.)	Height(cps)	FWHM(deg)	Int. I(cps deg)	Int. W(deg)	Asym. factor
1	14.85(6)	5.96(2)	775(51)	2.14(13)	2593(232)	3.3(5)	1.1(2)
2	17.115(15)	5.176(5)	1817(78)	0.96(3)	2449(93)	1.35(11)	2.20(19)
3	23.89(5)	3.722(7)	1267(65)	5.4(2)	8698(953)	6.9(11)	4.3(4)

Lampiran 19. Data Kristalografi Pati *Dioscorea alata* L.Tabel 19: Data kristalografi pati *Dioscorea alata* L

Data set name	a(A)	b(A)	c(A)	alpha (deg)	beta(deg)	gamma(deg)
Pati	10.675344	7.436645	10.793006	90.000000	105.849998	90.000000
Pati	4.770000	7.650000	3.560000	90.000000	90.000000	90.000000

Lampiran 20. Pembuatan Tablet Piroksikam 500 mg

Tabel 20: Formulasi tablet Piroksikam

No	Bahan/500 mg	Fungsi	Bahan per batch (100 tablet)	
			Formula I	Formula II
1	Piroksikam 20 mg	Zat aktif	2 gram	2 gram
2	PVP 5 % (w/w)	Pengikat	6,29 gram	5,39 gram
3	Pati jagung 10 %	Penghancur	5 gram	-
4	Pati ubi kelapa 10 %	Penghancur	-	5 gram
5	Magnesium stearate	Lubrikan	0,125 gram	0, 125 gram
6	laktosa	pengisi	40,375 gram	40,375 gram

Lampiran 21. Tablet Piroksikam Formula I Dan II

Formula I



Formula II


Gambar 13: Tablet Piroksikam dimana pati jagung sebagai penghancur (Formula I),
Tablet piroksikam dimana pati ubi kelapa sebagai penghancur (Formula II).

Lampiran 22. Data Absorbansi Larutan Baku Piroksikam

Tabel 21: Hasil Absorbansi Deret Konsentrasi Kuva Baku

Konsentrasi (bpj)	λ maks	Absorbansi			Rata-rata
		1	2	3	
3	335	0,2304	0,2298	0,2289	0,2297
5		0,3799	0,3815	0,3804	0,3806
7		0,5596	0,5584	0,5602	0,5594
9		0,7216	0,7263	0,7231	0,7237
11		0,8881	0,8783	0,8795	0,8820



Lampiran 23. Kurva Baku Piroksikam

Gambar 14: Kurva baku Piroksikam

Lampiran 24. Data Hasil Disolusi Tablet Piroksikam Pada Menit Ke-40

Tabel 22: Kadar % terlarut tablet Piroksikam

No	Tablet replikasi	Absorbansi		Konsentrasi (mg/L)		% terlarut	
		Formula 1	Formula 2	Formula 1	Formula 2	Formula 1	Formula 2
1	I	1,6142	1,5180	19,85	18,68	89,32	84,06
2	II	1,7103	1,3592	21,01	16,75	94,54	75,37
3	III	1,4930	1,7611	18,38	21,63	82,71	97,33



Lampiran 25: Perhitungan Analisis Proximate

a. Analisis kadar air

$$\begin{aligned} \text{Kadar air (\%)} &= \frac{\text{Berat cawan kosong} + \text{berat sampel} - \text{berat setelah oven}}{\text{Berat sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{27,1729 + 1,2542 - 28,263}{1,2542} \times 100\% \\ &= 13,08\% \end{aligned}$$

b. Analisis kadar abu

$$\begin{aligned} \text{Abu Berat Kering (\%)} &= \frac{\text{Berat setelah tanur} - \text{berat cawan kosong}}{\text{Berat sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{27,1758 - 27,1729}{1,2542} \times 100\% \\ &= 0,23\% \end{aligned}$$

c. Kadar protein

$$\% \text{ protein} = \frac{P \times V \times N \times 14 \times 6.26}{\text{mg contoh}} \times 100\% \text{ , dimana } P = \frac{100}{2}$$

$$N = 0.0103 N$$

$$V = \text{volume Titrasi}$$

$$\% \text{ Protein} = \frac{100/2 \times 0.35 \times 0.0103 \times 14 \times 6.25}{1105} \times 100\%$$

$$= 1.43\%$$

d. Kadar lemak

$$\text{Lemak (\%)} = \frac{P \times (\text{Berat akhir} - \text{berat cawan kosong})}{\text{Berat contoh}} \times 100\%$$

$$P = 10/5$$

$$= \frac{10/5 \times (28,9972 - 28,9928)}{1,0928} \times 100\%$$

$$= 0,81 \%$$



Lampiran 26: Perhitungan *Swelling Power* Dan *Water Capacity Binding*

a. $SP = V_{awal} / V_{akhir}$

$$SP_1 = V_{awal} / V_{akhir}$$

$$= 7:9$$

$$= 1,285$$

$$SP_2 = V_{awal} / V_{akhir}$$

$$= 7:9$$

$$= 1,28$$

$$SP_3 = V_{awal} / V_{akhir}$$

$$= 7:8$$

$$= 1,285$$

$$SP_4 = V_{awal} / V_{akhir}$$

$$= 7:8$$

$$= 1,285$$

b. $WCB = \frac{W_{awal} - W_{akhir}}{5 \text{ gram}}$

$$WCB_1 = \frac{W_{awal} - W_{akhir}}{5 \text{ gram}}$$

$$= \frac{57,120 - 53,717}{5 \text{ gram}}$$

$$= 0,68$$

$$WCB_2 = \frac{W_{awal} - W_{akhir}}{5 \text{ gram}}$$



$$= \frac{58,6861 - 53,442}{5 \text{ gram}}$$

$$= 1,04$$

$$\text{WCB}_3 = \frac{W_{\text{awal}} - W_{\text{akhir}}}{5 \text{ gram}}$$


$$= \frac{43,748 - 41,004}{5 \text{ gram}}$$

$$= 0,54$$

$$\text{WCB}_4 = \frac{W_{\text{awal}} - W_{\text{akhir}}}{5 \text{ gram}}$$

$$= \frac{63,259 - 57,997}{5 \text{ gram}}$$

$$= 1,05$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 27: Perhitungan Larutan Baku Amilosa

- a. Perhitungan larutan stok amilosa

Perhitungan larutan stok amilosa

Dibuat konsentrasi 400 bpj dalam 100 mL (0,1 L)

$$\text{bpj} = \frac{\text{massa (mg)}}{\text{volume (L)}}$$

$$400 \text{ bpj} = \frac{\text{massa (mg)}}{0,1 \text{ L}}$$

$$\text{Massa} = 40 \text{ mg}$$

- b. Perhitungan pengenceran

- 1) 40 bpj, dibuat dalam 10 mL

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 400 \text{ bpj} = 10 \text{ mL} \times 40 \text{ bpj}$$

$$V_1 = 1 \text{ mL}$$

- 2) 60 bpj, dibuat dalam 10 mL

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 400 \text{ bpj} = 10 \text{ mL} \times 60 \text{ bpj}$$

$$V_1 = 1,5 \text{ mL}$$

- 3) 80 bpj, dibuat dalam 10 mL

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 400 \text{ bpj} = 10 \text{ mL} \times 80 \text{ bpj}$$

$$V_1 = 2 \text{ mL}$$

4) 100 bpj, dibuat dalam 10 mL

$$V_1 \times N_1 = V_2 \times N_2$$

$$V_1 \times 400 \text{ bpj} = 10 \text{ mL} \times 100 \text{ bpj}$$

$$V_1 = 2,5 \text{ ml}$$



Lampiran 28: Perhitungan Kadar Amilosa

Persamaan regresi linier amilosa:

$$y = ax + b \rightarrow y = 0,0113x - 0,1977$$

$$a = 0,0113; b = 0,1977$$

y = absorbansi (A), x = Konsentrasi (C)

$$\text{Konsentrasi} = \frac{\text{Absorbansi} - b}{a}$$

$$\begin{aligned} \text{Konsentrasi amilosa} &= \frac{0,8243 - (-0,1997)}{0,0113} \\ &= 90,44 \text{ mg/L} \end{aligned}$$

$$\% \text{ amilosa} = \frac{C \times V \times F}{W} \times 100 \%$$

$$\begin{aligned} \% \text{ amilosa} &= \frac{90,44 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,01 \text{ L} \times 20}{100 \text{ mg}} \times 100 \% \\ &= 18,08 \% \end{aligned}$$

$$\% \text{ amilopektin} = 100 - 18,08$$

$$= 81,92 \%$$

Lampiran 29. Perhitungan Uji Kerapuhan Tablet


$$\% \text{ Kerapuhan tablet} = \frac{W \text{ awal tablet} - W \text{ akhir tablet}}{W \text{ awal tablet}}$$

$$\text{Formula I : } \% \text{ friability} = \frac{6,2351 - 6,1663}{6,2351}$$

$$= 0,011 \%$$

$$\text{Formula II : } \% \text{ friability} = \frac{6,1993 - 6,1457}{6,1993}$$

$$= 0,008 \%$$



Lampiran 30: Perhitungan Konsentrasi Terlarut Pada Uji Disolusi

Perhitungan konsentrasi dalam 1000 mL

Persamaan regresi linier piroksikam:

$$y = ax + b \rightarrow y = 0.0824x - 0.0216$$

$y = \text{absorbansi (A)}$, $x = \text{konsentrasi(C)}$

$$\text{a) } F_1T_1 = 1,6142 = 0,0824x - 0,0216$$

$$1,6142 + 0,0216 = 0,0824x$$

$$1,6358 = 0,0824x$$

$$x = \frac{1,6358}{0,0824}$$

$$= 19,85 \text{ mg}$$

$$\text{C dalam 900 ml} = 19,85 \times \frac{900 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 17,865 \text{ mg}$$

$$\text{b) } F_1T_2 = 1,7103 = 0,0824x - 0,0216$$

$$1,7103 + 0,0216 = 0,0824x$$

$$1,7319 = 0,0824x$$

$$x = \frac{1,7319}{0,0824}$$

$$= 21,01 \text{ mg}$$

$$\text{C dalam } 900 \text{ ml} = 21,01 \times \frac{900 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 18,909 \text{ mg}$$

$$\text{c) } F_1T_3 = 1,4930 = 0,0824x - 0,0216$$

$$1,4930 + 0,0216 = 0,0824x$$

$$1,5146 = 0,0824x$$

$$x = \frac{1,5146}{0,0824}$$

$$= 18,38 \text{ m}$$

$$\text{C dalam } 900 \text{ ml} = 18,38 \times \frac{900 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 16,542 \text{ mg}$$

$$\text{d) } F_2T_1 = 1,5180 = 0,0824x - 0,0216$$

$$1,5180 + 0,0216 = 0,0824x$$

$$1,5396 = 0,0824x$$

$$x = \frac{1,5396}{0,0824}$$

$$= 18,68$$

$$C \text{ dalam } 900 \text{ ml} = 18,68 \times \frac{900 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 16,812 \text{ mg}$$

$$e) F_2T_2 = 1,3592 = 0,0824x - 0,0216$$

$$1,3592 + 0,0216 = 0,0824x$$

$$1,3808 = 0,0824x$$

$$x = \frac{1,3808}{0,0824}$$

$$= 16,75 \text{ mg}$$

$$C \text{ dalam } 900 \text{ ml} = 16,75 \times \frac{900 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 15,075 \text{ mg}$$

$$f) F_2T_3 = 1,7611 = 0,0824x - 0,0216$$

$$1,7611 + 0,0216 = 0,0824x$$

$$1,7827 = 0,0824x$$

$$x = \frac{1,7827}{0,0824}$$

$$= 21,63 \text{ mg}$$

$$C \text{ dalam } 900 \text{ ml} = 21,63 \times \frac{900 \text{ ml}}{1000 \text{ ml}}$$

$$= 19,467 \text{ mg}$$



Lampiran 31: Perhitungan Persentase Terlarut Pada Uji Disolusi

Bobot etiket piroksikam = 20 mg

$$\% \text{ terlarut} = \frac{\text{Jumlah zat terlarut}}{\text{bobot etiket}} \times 100 \%$$

a. F₁T₁

$$\begin{aligned} \% \text{ terlarut} &= \frac{19,85 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 100 \% \\ &= 89,32 \% \end{aligned}$$

b. F₁T₂

$$\begin{aligned} \% \text{ terlarut} &= \frac{21,01 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 100 \% \\ &= 94,54 \% \end{aligned}$$

c. F₁T₃

$$\begin{aligned} \% \text{ terlarut} &= \frac{18,38 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 100 \% \\ &= 82,71 \% \end{aligned}$$

d. F₂T₁

$$\begin{aligned} \% \text{ terlarut} &= \frac{18,68 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 100 \% \\ &= 84,06 \% \end{aligned}$$

e. F₂T₂

$$\begin{aligned} \% \text{ terlarut} &= \frac{16,75 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 100 \% \\ &= 75,37 \% \end{aligned}$$

f. F_2T_3

$$\% \text{ terlarut} = \frac{21,63 \text{ mg}}{20 \text{ mg}} \times 100 \%$$

$$= 97,33 \%$$



Lampiran 32: Sertifikat Analisis Amilosa

SIGMA-ALDRICH 300 Spruce Street, Saint Louis, MO 63103 USA
Email USA: techserv@sigmaaldrich.com; techserv@sigmaaldrich.com

Certificate of Analysis

Product Name: Amylose from potato - used as amylose substrate

Product Number: A0512
Batch Number: STB75285M
Brand: Aldrich
CAS Number: 9605-82-7
Formula: (C6H10O5)_n
Quality Release Date: 01 APR 2015
Recommended Retest Date: MAR 2021

TEST	SPECIFICATION	RESULT
Appearance (Color)	White to Off White Powder	White to Off White Powder
Appearance (Form)	Colorless	Colorless
Solubility (Color)	Clear to Slightly Hazy	Clear to Slightly Hazy
Solubility (Turbidity)		
1 mg/mL, 0.05 M NaOH		
Solvent Content (by GC)	≤ 10 %	5.0 %
as Ethanol		
Solvent Content (by GC)	≤ 2 %	0.5 %
as Butanol		
Blue Value	≥ 0.5	2.0

Claudia Goetner
Dr. Claudia Goetner
Manager Quality Control
Steinheim, Germany

Sigma-Aldrich warrants that at the time of the quality release or subsequent retest date the product conforms to the information contained in this publication. The current specification sheet may be available at Sigma-Aldrich.com. For further inquiries, please contact Technical Service. Purchaser must determine the suitability of the product for its particular use. See reverse side of invoice or packing slip for additional terms and conditions of sale.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Sigma-Aldrich Page 1 of 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Pratiwi Ningsi, lahir di Lattimu Wajo 29 Nopember 1995 dari ayah **Saharuddin Wajo** dan ibu **Hj. Ida** yang selalu mengirim Do'a, memberikan cucuran kasih sayang, bimbingan, didikan, ajaran untuk terus mendekatkan diri pada sang Khalik, dan dorongan melakukan hal bermanfaat untuk kemaslahatan Ummat. Jenjang pendidikan formal berawal di SD Inpres 5/81 Mattampa Walie Lamuru (2007) kemudian ke SMPN 1 Lamuru Bone (2010), SMAN 4 Makassar (2013) dan melanjutkan ke Perguruan Tinggi tepatnya Farmasi UIN Alauddin Makassar pada tahun 2013 melalui jalur UMM. Selama menempuh masa kuliah aktif di beberapa organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan Farmasi periode 2014-2015 sebagai koordinator divisi Pendidikan dan Profesi, dan Dewan Mahasiswa FKIK periode 2015-2016 sebagai anggota divisi Keilmuan dan Penalaran.