

**KARAKTERISASI NANOSILIKA BERBASIS PASIR KUARSA
DIPANTAI UDUNG KABUPATEN MAJENE SULAWESI BARAT
DENGAN METODE X-RAY DIFFRACTION (XRD)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)

Alauddin Makassar

OLEH

KURNIAWAN

60400115007

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UINALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurniawan
Nim : 60400115007
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 15 November 1997
Jur/Prodi : Fisika
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Karaeng Makkawari
Judul : Karakterisasi Nanosilika Berbasis Pasir Kuarsa di Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat Dengan Menggunakan Metode *X-Ray Diffraction* (XRD)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata-Gowa, 22 Oktober 2019

Penyusun



Kurniawan
NIM. 60400115007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “ Karakterisasi Nanosilika Berbasis Pasir Kuarsa di Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat Dengan Menggunakan Metode *X – Ray Diffraction (XRD)* ” yang disusun oleh Kurniawan, Nim : 60400115007, Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin 4 November 2019 M, bertepatan dengan 7 Rabi”ul Awal 1441 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika.

Makassar, 4 November 2019 M
7 Rabi”ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Muh Said L, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Ayusari Wahyuni. S.Si., M.Si	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Muh Sadik Sabry, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Alauddin, Makassar



Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami. M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas cinta kasihnya yang selalu tercurah pada kita semua, atas rahmatNya sehingga kita masih bias menapaki setiap episode hidup yang telah ditetapkanNya , shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada kekasih Allah swt. baginda Muhammad SAW. Manusia paling sempurna yang telah menanamkan cinta dihati kita semua.

Alhamdulillah berkat petunjuk dan kemudahannya penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**KARAKTERISASI NANOSILIKA BERBASIS PASIR KUARSA DI PANTAI UDUNG KABUPATEN MAJENE SULAWESI BARAT DENGAN METODE X-RAY DIFFRACTION (XRD)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Strata-1 di jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Tersusunnya skripsi ini berkat bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada:

1. Kepada orang tua terkasih dan tercinta ayahanda **Nasrun** yang selalu memberikan perhatian, dukungan serta motivasinya yang merupakan sumber semangat bagi penulis.
2. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makassar

3. Bapak **Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makssar
4. **Ihsan, S.Pd.,M.Si** selaku ketua jurusan dan bapak **Muh. Said L. S.Si., M.Pd** selaku sekretaris jurusan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri(UIN) Alauddin Makssar.
5. **Ibu Rahmaniah, S.Si., M.Si** selaku pembimbing I dan bapak **Ihsan S.Pd.,M.Si** selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk bimbingan dan arahnya.
6. **Ibu Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc** selaku penguji I dan Bapak **Dr. H. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag.**, selaku penguji II
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika beserta para staf Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membekali dan memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada kepala Laboran Fisika Bapak **Abdul Mun'im, ST. MT.** Bapak **Mukhtar, ST.MT.** Bapak **Akhmad Yani, S.Si.** dan ibunda **Nurhaisah, S.Si.** yang sangat membantu memberikan pencerahan dan bantuan kepada penulis hingga terselesainya tugas akhir ini.
9. Semua Staf Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi dan Jurusan Fisika terima kasih atas bantuannya, serta pemerintah setempat di Kabupaten Majene yang telah mengizinkan melakukan penelitian di Desa Tubo Tengah

10. Sahabat-sahabat tercinta **“RES15TOR”** yang telah menjadi sahabat setia mendengar semua keluh kesah penulis selama menjadi mahasiswa, semoga persahabatan kita kekal dunia dan akhirat. Aamiin.
11. Teman-teman **“TIM PASIR KUARSA”** yang telah membantu mengoreksi sistematik penulisan dan memberikan ide maupun membantu penyusunan skripsi ini.
12. Sahabat- sahabat **“IKHWAN ISLAMII”** yang senantiasa mendukung maupun membersamai selama penyusunan skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat , khususnya bagi penulis umumnya bagi semua.

Samata, 19 November 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS	6
2.1 Integrasi Al-Qur'an dengan Ilmu Fisika.....	6
2.2 Topografi Majene	12

2.3 Geologi Umum	13
2.4 Mineral.....	16
2.5 Batuan	19
2.6 Pasir Kuarsa.....	23
2.7 Nano Silika	25
2.8 Struktur Kristal	26
2.9 Xray- Diffraction	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Waktu Penelitian dan Tempat.....	35
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	36
3.3 Prosedur Penelitian	37
3.4 Tabel Pengamatan.....	41
3.5 Bagan Alir Penelitian.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.2 Pembahasan	56
BAB V PENUTUP.....	59

5.1 Kesimpulan	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Geologi Lokasi Penelitian	13
Gambar 2.2 Berbagai Jenis Mineral Penyusun Batuan	15
Gambar 2.3 Batuan Beku (Andesit dan Basalt)	20
Gambar 2.4 Batuan Sedimen (Batu Pasir dan Batu Lempung).....	21
Gambar 2.5 Batuan Metamorf (Eologite dan Gneis)	22
Gambar 2.6 Lattice/ Kisi, Motif, dan Struktur Kristal	26
Gambar 2.7 Parameter Kisi	27
Gambar 2.8 Skema XRD	31
Gambar 2.9 Skema alat XRD.....	32
Gambar 3.1 Daerah Tempat Penelitian	35
Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Sampel.....	36
Gambar 3.3 Bagan Alir	42
Gambar 4.1 Peta Lokasi Pengambilan Sampel	43
Gambar 4.2 Grafik Pola difraksi Sampel A1	45
Gambar 4.3 Diagram Presentase Kandungan sampel 1	46
Gambar 4.4 Grafik Pola difraksi Sampel B2	48

Gambar 4.5 Diagram Presentase Kandungan sampel 2 49

Gambar 4.6 Grafik Pola difraksi Sampel C3 50

Gambar 4.7 Diagram Presentase Kandungan sampel 3 52



DAFTAR TABEL

2.1	Sistem Kristal.....	27
3.1	Hasil karakteristik material pasir kuarsa pada setiap sampel dengan menggunakanXRD.....	41
4.1	Hasil analisis Karakterisasi material pasir kuarsa (Sampel A1) dengan menggunakan software match3 dan microsoft ecxcel	53
4.2	Hasil analisis Karakterisasi material pasir kuarsa (Sampel B2) dengan menggunakan software match3 dan microsoft ecxcel	54
4.3	Hasil analisis Karakterisasi material pasir kuarsa (Sampel C3) dengan menggunakan software match3 dan microsoft ecxcel	55



ABSTRAK

Nama : Kurniawan
Nim : 60400115007
Judul : Karakterisasi Nanosilika Berbasis Pasir Kuarsa Di Pantai
Udung Kabupaten Majene dengan Metode X-Ray Diffraction
(XRD)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil karakterisasi pasir kuarsa di Pantai Udung kabupaten Majene dengan Metode *X-Ray Diffraction* (XRD). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pada kandungan mineral kuarsa atau *silicon dioksida* (SiO_2) yang tertinggi terdapat di bagian permukaan pada titik A1 yakni sebanyak 23 % yang memiliki struktur kristal *Hexagonal* dengan sumbu $a=b=44,900\text{\AA}$, sumbu $c=5,4600\text{\AA}$ dan ukuran Kristal sebesar 51,35 nm serta densitas sebesar $2,552\text{ g/cm}^3$. Kandungan mineral kuarsa atau *silicon dioksida* (SiO_2) yang terendah terdapat pada titik C3 pada kedalaman 80 cm yakni sebanyak 6 % yang memiliki struktur kristal adalah *Hexagonal* dengan sumbu $a=b=4,9841\text{\AA}$, sumbu $c=5,4500\text{\AA}$ dan ukuran kristal sebesar 42,02 nm serta densitas sebesar $2,553\text{ g/cm}^3$.

Kata Kunci : Karakterisasi, Pasir Kuarsa, XRD

ABSTRACT

Name : Kurniawan
Nim : 60400115007
Title : Characterization of Nanosilica Based On Quartz Sand in Udung Beach, Majene Regency by X-Ray Diffraction (XRD) Method

The objective of this research is finding out the characteristics of quartz sand in the Lowita Beach area of Pinrang Regency using the X-Ray Diffraction (XRD) Method. The results of the study showed that the high quartz mineral content or *silicon dioxide* (SiO_2) was found in the surface much as 23%, which had a *Hexagonal* crystal structure with $a=b=44,900 \text{ \AA}$, axis $c= 5.4600 \text{ \AA}$, the crystal size is 51,35 nm and as well as the density 2.552 gr / cm³. Quartz mineral content or *silicon dioxide* (SiO_2) is low at 80 cm depth much as 6%, which had a *Hexagonal* crystal structure with axis $a=b=4.9841 \text{ \AA}$, axis $c = 5.4500 \text{ \AA}$, the crystal size is 42,02 nm and as well as the density is 2.553 gr / cm³.

Keywords: *Characterization, Quartz Sand, XRD*



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu mineral alam yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia selain pasir besi, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas yaitu Pasir Kuarsa. Pasir kuarsa mempunyai atom-atom silika yang mirip dengan zeolit namun struktur senyawanya sangat berbeda. Berdasarkan analisis kimia pasir kuarsa yang telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan menggunakan difraksi sinar-X diketahui bahwa pasir kuarsa mempunyai komponen utama SiO_2 dimana atom-atom silika tersusun atas satuan-satuan *tetrahedron* dengan atom silika sebagai pusat dengan empat atom oksigen terikat pada sudut *tetrahedron* (Clark, 1960).

Ukuran partikel berskala nano akan mengubah sifat fisik, kimia, dan termal partikel (Rahman dan Padavettan, 2011). Transformasi ukuran dari silika menjadi nanosilika akan memberikan dampak khusus seperti ketahanan termal, warna, dan sifat tidak tembus cahaya pada plastik (Midhun *et al.* 2013). Silika digunakan dalam pembuatan produk ban kendaraan untuk meningkatkan kinerja *wet traction*, *wear resistance*, dan mengurangi dampak *rolling resistance* permukaan ban. Perubahan ukuran silika menjadi nanosilika akan lebih meningkatkan kinerja ban kendaraan (Siswanto *et al.* 2011). Nanosilika akan memiliki keuntungan yang lebih baik dari silika ketika sebagai *filler* dalam adonan keramik. Semakin kecil ukuran *filler* akan memberikan luas permukaan

interaksi yang tinggi antara *filler* dengan bahan lainnya dalam pori-pori keramik. *Filler* yang semakin kecil akan berdampak pada peningkatan nilai kuat patah dari keramik (Hanafi dan Nandang 2010). Peningkatan kekuatan dari perekatan semen disebabkan oleh nanosilika. Nanosilika yang memiliki keseragaman ukuran yang baik akan terdispersi di dalam cairan semen. Nanopartikel yang berada di cairan semen akan meningkatkan aktivitas hidrasi dari semen dan akan meningkatkan kekuatan dari beton yang dihasilkan (Hui *et al.* 2003). Selain itu perubahan silika menjadi nanosilika akan meningkatkan nilai jual. Harga silika presipitasi berkisar \$0.7–\$1.2 per 1 kg dan harga nanosilika presipitasi \$156 per 1 kg (USRN 2015). Menurut Kepala Badan Promosi Penanaman Modal (BPPMD) Surung Katta potensi nonlogam di Sulawesi Barat, seperti pasir kuarsa sekitar 1.408.651,17 ton pertahun dengan cadangan yang dimiliki sekitar 3,534,411 ton per tahun.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah tingkat II yang terletak di provinsi Sulawesi Barat yang memiliki luas wilayah 947,84 km². Batasan wilayah di kabupaten Majene yaitu Sebelah utara dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamasa, Sebelah selatan dari Teluk Mandar, Sebelah Barat dari Selat Makassar Sebelah Timur dari Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Majene mempunyai topografi yang bervariasi yang terdiri dari pesisir, dataran rendah, dan dataran tinggi dengan ketinggian anatar 0-1600 meter di atas permukaan laut (mdpl). Akan tetapi, sebagian besar wilayah kabupaten Majene berupa perbukitan hingga pegunungan yang membentang dari utara ke selatan, serta daerah pesisir yang membentang sepanjang batas barat wilayah kabupaten

Majene. Letak geografis kabupaten Majene yaitu berada di koordinat 2 38' 45'' LS sampai dengan 3 38' 15'' LS dan 118 45' 00'' BT sampai dengan 119 4' 45'' BT. Berada di pesisir barat Pulau Sulawesi dengan jarak sekitar 143 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Barat dan sekitar 378 km dari kota Makassar.

Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah yang diduga memiliki potensi pasir kuarsa untuk dijadikan bahan dasar dalam bidang industri digunakan dalam pembuatan semen, gelas kaca, tegel, mosaik keramik dan lain-lain. Kecamatan Tubo Sendana, desa Tubo Tengah terdapat Pantai yang memiliki potensi nonlogam seperti pasir kuarsa yang sangat besar yaitu di Pantai Udung. Pantai ini merupakan salah satu tempat yang belum terlalu terjamah oleh pemerintah.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Nofrina Angelina Metungku (2017) yaitu pemurnian dan karakterisasi senyawa SiO_2 berbasis pasir kuarsa dari Desa Pendolo Kecamatan Pamona Selatan Kabupaten Poso dengan menggunakan *X-Ray Diffraction* (XRD) diperoleh kandungan Si (silika) 97,69% dan memiliki struktur kristal SiO_2 yang mencocokkan dengan *software search match* dapat dilihat dengan sistem kristal trigonal (*heksagonal axes*) dengan orientasi bidang [011] untuk sampel pemurnian untuk kalsinasi 900° C dan kalsinasi 1000°C sama. Kemudian nilai konstanta kisi $a = b = 4.9134 \text{ \AA}$ dan $c = 5.405 \text{ \AA}$

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian tentang pasir kuarsa, dengan judul: “**Karakterisasi Nanosilika Menggunakan Metode Kopresipitasi Berbasis Pasir Kuarsa Di Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat dengan Metode X-Ray Diffraction (XRD)**”.

I.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana hasil karakteristik pasir kuarsa di Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat dengan menggunakan *X-Ray Diffraction (XRD)* ?

I.2 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil karakteristik pasir kuarsa di Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat menggunakan *X-Ray Diffraction (XRD)*

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Sampel material yang akan diteliti dan diuji yaitu pasir kuarsa
2. Pasir Kuarsa diambil di Pantai Udung Majene Kecamatan Tubo Sendana Desa Tubo Tengah Kabupaten Majene Sulawesi Barat
3. Pengambilan sampel dilakukan pada tiga titik dengan kedalaman yang berbeda-beda yaitu pada bagian permukaan, kedalaman 50 cm, kedalaman 100 cm
5. Pengujian karakteristik material pasir kuarsa dengan menggunakan alat *X-Ray Diffraction(XRD)* untuk mengetahui kandungan mineral, struktur kristal, parameter kisi, dan ukuran kristal serta densitas material pasir kuarsa

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh pada penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan informasi mengenai kandungan mineral, struktur kristal, parameter kisi, dan ukuran kristal serta densitas material pasir kuarsa
- b. Sebagai referensi lebih lanjut untuk penelitian karakterisasi material yang diambil dari Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal.

2. Manfaat Pengaplikasian

Manfaat pengaplikasian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan nilai tambah dan nilai guna pasir kuarsa
- b. Silika dapat di aplikasikan dalam material building, yaitu sebagai bahan ampuran beton.
- c. Nanosilika dapat digunakan pada aplikasi pembuatan gelas dan kaca yang berkualitas tinggi serta sebagai bahan campuran pengeras pada industri karet, ban cat dan juga tegel/keramik



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Integrasi Al- Qur'an dengan Ilmu Fisika

Al-Qur'an merupakan Kitab suci terakhir yang diturunkan Allah swt sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang pernah diturunkan sebelumnya dan juga suatu pedoman hidup umat Islam yang diturunkan oleh Allah swt melalui nabi Muhammad saw. Ayat-ayat dalam al-Qur'an merupakan firman-firman Allah swt. Kandungan ayat-ayat tersebut dapat dijadikan petunjuk dan pedoman hidup karena kandungan-kandungan dari ayat tersebut mencakup semua hal dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Dalam al-Qur'an pula Allah swt. Mengatakan bahwa apa yang telah diciptakan di dunia tidak ada yang sia-sia.

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang sesuatu yang diciptakan tidaklah sia-sia adalah QS Ali 'Imran/3:191 yaitu :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ١٩١

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.”

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.”Yaitu pada ketinggian dan keluasan langit dan juga pada kerendahan bumi serta kepadatannya. Dan juga tanda-tanda kekuasaan-Nya pada semua ciptaan-Nya yang dapat dilihat oleh indera manusia yang

terdapat keduanya yaitu pada langit dan bumi baik yang berupa bintang-bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, barang tambang, serta berbagai macam warna dan aneka ragam makanan dan bebauan. “Dan silih bergantinya malam dan siang.”Yakni silih bergantinya, susul-menyusulnya, panjang dan pendeknya.

Dan disisi lain Allah memuji hamba-hamba-Nya yang beriman, “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.”Yang mana mereka berkata, “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.”Artinya, Engkau tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran, agar Engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa yang telah mereka perbuat dan juga memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik juga yaitu surga. Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang bathil seraya berkata, “Maha Suci Engkau.”Yakni karena telah menciptakan sesuatu yang tidak sia-sia. “Maka peliharalah kami dari siksa Neraka.”Maksudnya, wahai Tuhan yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan adil. Wahai Dzat yang jauh dari kekurangan, aib maupun kesia-siaan, peliharalah kami dari adzab neraka dengan daya dan kekuatan-Mu. Berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal shalih yang dapat mengantarkan kami ke surga serta menyelamatkan kami dari adzab-Mu yang sangat pedih.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak menciptakan semuanya dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan dan juga memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik(surga). Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang bathil seraya berkata “Subhnaka” Maha Suci Engkau (Abdullah,2013).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada didalamnya seperti gunung, darat dan laut, binatang dan tumbuhan tidaklah sia-sia. Semua ciptaan Allah tersebut apabila direnungi dan diambil pelajaran didalamnya maka sesungguhnya kita akan dapat mengetahui banyak hal.Semua yang telah Allah ciptakan di dunia ini mempunyai manfaat dan dapat menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang berakal atau berpendidikan dapat mengolah atau memanfaatkan apa-apa yang telah Allah ciptakan dimuka bumi ini.

Memanfaatkan apa-apa yang telah Allah ciptakan merupakan salah satu sikap menghargai dan mensyukuri nikmat Allah. Benda-benda seperti limbah yang sering dianggap sesuatu yang tidak berguna sesungguhnya dapat dimanfaatkan jika mengetahui cara yang tepat dalam memanfaatkannya

Pemanfaatan dan kegunaan pasir kuarsa dalam kehidupan sehari-hari telah jauh dikaji dalam al-Qur'an sebelum berkembangnya teknologi sampai saat ini yang banyak mengembangkan pemanfaatan secara luas pasir. Kata pasir di jelaskan dalam Al-Qur'an, dalam QS Al - Ahqaf/ 46:21 yaitu:

وَأَذَكَّرَ أَهْلًا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ النَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٢١

Terjemahnya:

“Dan ingatlah (Hud) saudara kaum 'Aad Yaitu ketika Dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al Ahqaaf dan Sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya (dengan mengatakan): "Janganlah kamu menyembah selain Allah, Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, nama Ahqaf diambil dari ayat ke-12 yang berarti bukit-bukit pasir. Dalam ayat ini dan ayat sesudahnya menerangkan Nabi Hud menyampaikan risalahnya dibukit-bukit berpasir yang kini dikenali sebagai Rab’ul Hali. Aum Nabi Hud tetap ingkar sungguhpun sudah diberi peringatan tentang kehancuran kaum-kaum sebelum mereka karena mengingkari perintah Allah. Sedangkan menurut Ibn Zaid Surah ini dinamakan Al-Ahqaaf adalah jamak dari kata hifqun yaitu bukit pasir yang menjadi tempat tinggal kaum ‘Ad. Serta Ahli Tafsir yaitu Ar Razi menyebut dalam tafsirnya, Abu Ubaidah mengatakan al hiqf adalah bukit pasir yang berbentuk sabit.

Dalam Tafsir Al-Misbah, dijelaskan terdapat bukit pasir yang disebut Ahqaf. Namun letak bukit pasir tersebut di perselisihkan, diantara sejarawan ada yang mengatakan bahwa bukit itu terletak antara Yaman dan Amman sampai Hadramaut dan Syahr yang terletak disebelah tenggara semenanjung Arab. Namun Arkeolog berpendapat bahwa bukti itu berada di sebelah timur Aqabah (M. Quraish Shihab, 2009).

Di dalam Tafsir Al-Maragi, dijelaskan bahwa yang dimaksud ialah padang pasir yang membentang dan tinggi berkelok-kelok. Namun, ini digunakan untuk menyebut sebuah lembah antara Ommah dan Mahrah yang didiami oleh kaum

‘Ad. Mereka adalah kaum yang giat bekerja dan gemar melakukan perjalanan dimusim semi.

Dari ayat di atas, juga dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan gunung-gunung pasir ataupun bukit pasir yang nantinya dapat digunakan, baik itu sebagai lokasi tempat tinggal ataupun bisa diolah nantinya menjadi sebuah lahan pertanian.

Ketersediaan segala sesuatu di alam diperuntukkan kepada manusia sesuai dengan QS Al Baqarah/2:29 yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ ٢٩

Terjemahannya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.”

Di dalam Tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT bukan hanya menghidupkan manusia didunia, tetapi juga menyiapkan sarana kehidupan didunia, sehingga semua yang dibutuhkan untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia terhampar. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa, Allah SWT menciptakan manusia sebagai khalifah, berperan aktif dalam peristiwa peristiwanya serta pengembangannya.

Istilah teknologi nano mengacu pada ukuran yang paling kecil pada orde 10^{-9} , nano dalam islam dinisbahkan sebagai kata dzarrah, yang berarti ukuran sangat kecil. Pada masa lalu ada sebuah teori yang disebut sebagai teori atom. Dalam buku “Al- Qur’an vs Sains Modern menurut Dr, Dzakir Naik” karya

Ramadhani et al menjelaskan bahwa Democritus dan orang-orang setelahnya percaya unit terkecil dari sebuah materi adalah atom.

Perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-10 membuktikan bahwa ternyata atom masih bisa dibagi lagi menjadi partikel lebih kecil. Konsep ini sebenarnya sudah muncul pada empat belas abad yang lalu, termasuk bagi orang-orang Arab. Bagi mereka, kata dzarrah yang sebelumnya dipercayasebagai batas partikel terkecil ditolak oleh sebuah ayat al-Qur'an dijelaskan dalam QS Saba'/34:3 yaitu:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ٣

Terjemahnya:

“Dan orang-orang yang kafir berkata: "Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami". Katakanlah: "Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang ghaib, Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. tidak ada tersembunyi daripada-Nya sebesar zarahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).”

Ayat diatas menjelaskan bahwa pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu, baik tersembunyi maupun yang terlihat jelas. Allah Maha Mengetahui, termasuk apapun yang lebih kecil maupun yang lebih besar dari atom.

2.2 Topografi Majene

Berdasarkan data geografis Kabupaten Majene terletak antara 2° 38' 45" – 3° 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118° 45' 00" – 119° 4' 45" Bujur Timur. Kabupaten Majene merupakan salah satu dari lima kabupaten yang ada di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Provinsi

Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Provinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km.

Kabupaten Majene memiliki luas wilayah sebesar 947,84 km² atau 5,6% dari luas Provinsi Sulawesi Barat, terdiri atas 8 kecamatan dan 82 desa/ kelurahan. Adapun kecamatan di Kabupaten Majene adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan langsung dengan wilayah-wilayah:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Berdasarkan klasifikasi bentang lahan Kecamatan Banggae dan Banggae Timur merupakan wilayah yang relatif lebih datar, sedangkan wilayah kecamatan lainnya lebih dominan berupa wilayah berbukit dan pegunungan. Berdasarkan klasifikasi wilayah menurut kelas ketinggian tempat dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Majene yang berada pada kelas ketinggian 100 - 500 mdpl mencapai 38,7% luas wilayah kabupaten dan yang berada pada ketinggian 500 - 1000 mdpl mencapai 35,98% (BPS Majene, 2014).


Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan

laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar). Kondisi iklim di Kabupaten Majene memiliki rata-rata temperatur berkisar 270°C , dengan suhu minimum 220°C dan suhu maksimum 300°C . Jumlah curah hujan berkisar antara 1.148 – 1.653 mm/tahun dan jumlah hari hujan 167-199 hari/tahun (BPS Majene, 2014).

2.3 Geologi Umum

Berdasarkan Peta Geologi Regional Lembar Majene dan bagian Barat Palopo, dengan skala 1: 250.000, yang dibuat oleh Djuri, Bachri S. dan Sukido pada tahun 1998 dan lembar Mamuju, dengan skala 1: 250.000, yang dibuat oleh Ratman N. dan Atmawinata S. pada tahun 1993. Kabupaten Majene tersusun atas 7 satuan yaitu, Aluvium (Qa), Napal Pambuang (Qpps), Endapan Antar Gunung (Qphs), Batuan Terobosan (Tmps), Formasi Mapi (Tmpm), Batuan Gunungapi Walimbong (Tmvp) dan Formasi Makale (Tomm), (Sunarwan, bambang: 2016)

1. **Aluvium (Qa)**, tersusun atas lempung, lanau, pasir dan kerikil.
2. **Satuan Batuan Napal Pambuang (Qpps)**, tersusun atas napan tufan, serpih napalan mengandung nodul, batupasir tufan, dan lensa-lensa konglomerat, mengandung fosil foraminifera yang menunjukkan umur plisotsen. Tebal satuan sekitar 300m dan kemungkinan terendapkan di lingkungan laut dangkal.
3. **Satuan Batuan Endapan Antar Gunung (Qphs)**, tersusun atas konglomerat mengandung komponen granit, batupasir tufan, batulanau, batu serpih, setempat mengandung fosil moluska, termampatkan lemah.



Gambar 2.1: Peta Geologi Lokasi penelitian

4. **Satuan Batuan Terobosan (Tmps)**, menurut N. Ratman dan S. Atmawinata tahun 1993, singkapan terbesar di daerah G.Paroreang yang menerus sampai umumnya batuan beku bersusunan asam sampai menengah seperti granit, granodiorit, diorite, sienit, monzonit kuarsa, dan riolit. Setempat dijumpai gabbro di Gunung Pangi. daerah G. Gandadiwata di Lembar Mamuju. Umurnya diduga pliosen karena menerobos batuan gunung api Walimbong yang berumur Mio-Pliosen, serta menurut Sukanto, 1975, berdasarkan kesebandingan dengan granit di lembar Pasangkayu yang brumur 3,35 juta tahun.
5. **Satuan Batuan Formasi Mapi (Tmvp)** Batupair tufan, batulanau, batulempung, batugamping pasiran, dan konglomerat. Berdasarkan kandungan fosil foraminiferanya umur formasi ini Miosen Tengah – Pliosen. Formasi ini tersingkap di daerah S. Mapi, tebalnya sekitar 100 m.

6. **Satuan Batuan Gunungapi Walimbong (Tm_{pv})**, lava bersusunan basal sampai andesit, sebagian lava bantal, breksi andesit piroksen, breksi andesit trakit, mengandung feldspatoid di beberapa tempat, diendapkan di lingkungan laut, diduga berumur Mio-Pliosen karena menjemari dengan Formasi Sekala yang berumur Miosen Tengah – Pliosen, tebalnya ratusan meter.
7. **Satuan Batuan Formasi Makale (T_{mm})**, batugamping terumbu, terbentuk di laut dangkal, umurnya diduga Miosen Awal – Miosen Tengah.
8. **Formasi Mamuju (T_{mm} 1)** yang berumur Miosen akhir terdiri atas napal, batupasir gampingan, napal tufan dan batugamping pasiran bersisipan tufa.
9. **Formasi Mandar (T_{mm})**, batupasir, batulanau dan serpih berlapis baik, mengandung lensa lignit dan foraminifera berusia Miosen akhir dengan tebal 400 m yang kemungkinan diendapkan di laut dangkal sampai delataik.

(Sunarwan, Bambang: 2016)

2.4 Mineral

Mineral batuan terbuat dari campuran kimia alami, yang biasanya membentuk Kristal. Tiap-tiap mineral memiliki ciri khusus. Ada lebih dari: 3.000 jenis mineral yang berbeda tetapi hanya sebagian besar yang merupakan penyusun sebagian besar batu yang ada di bumi (Hynes, 2007).

Mineral adalah unsur kimia yang terbentuk secara alami yang terbuat dari atom yang tersusun dalam pola yang teratur dan berulang. Komposisi kimia dan susunan atom menjadi ciri mineral dalam menentukan sifat fisiknya, sebagian besar mineral terbentuk melalui proses anorganik, tetapi beberapa mineral dalam

semau hal, terkait dengan mineral yang terbentuk secara anorganik, dihasilkan dari proses organik, beberapa zat alami yang disebut *Mineraloid* memiliki komposisi kimia yang khas, tetapi amorf yaitu atom tidak teratur dalam pola regular bentuk oval. Komposisi kimia yang tepat dalam bentuk atom internal yang menentukan setiap mineral juga secara langsung menentukan penampilan luar dan sifat fisiknya. Dengan demikian, dalam kebanyakan kasus penampilan umum dan beberapa sifat fisik yang mudah ditentukan cukup untuk mengidentifikasi mineral (Haris, 2014).



Gambar 2.2 : Berbagai Jenis Mineral sebagai Penyusun Batuan
(Sumber: Noor, 2009)

Mineral merupakan sumberdaya alam yang proses pementukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan sifat utamanya tidak terbarukan. Mineral dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam industri/produksi. Dalam hal demikian mineral lebih dikenal sebagai bahan galian (Sukandarrumidi, 2017).

2.4.1 Sifat-sifat Fisik Mineral

Menurut Noor (2009) untuk mengenal mineral secara cepat maka ada beberapa sifat fisik mineral yang perlu diketahui, yaitu:

- 1. Ukuran kristal (*Crystall form*):** Apabila suatu mineral mendapat kemampuan untuk berkembang tanpa mendapat hambatan, maka ia akan mempunyai bentuk kristalnya yang khas. Tetapi apabila dalam perkembangannya ia mendapat hambatan, maka bentuk kristalnya juga akan terganggu. Setiap mineral akan mempunyai sifat bentuk kristalnya yang khas, yang merupakan perwujudan kenampakan luar, yang terjadi sebagai akibat dari susunan kristalnya didalam.
- 2. Berat jenis (*specific gravity*):** Setiap mineral mempunyai berat jenis tertentu. Besarnya ditentukan oleh unsur-unsur pembentuknya serta kepadatan dari ikatan unsur-unsur tersebut dalam susunan kristalnya. Umumnya “mineral-mineral pembentuk batuan”, mempunyai berat jenis sekitar $2,7 \text{ gr/cm}^3$, meskipun berat jenis rata-rata unsur metal didalamnya berkisar antara 5 gr/cm^3 . Emas murni umpamanya, mempunyai berat jenis $19,3 \text{ gr/cm}^3$.
- 3. Bidang belah (*fracture*):** Mineral mempunyai kecenderungan untuk pecah melalui suatu bidang yang mempunyai arah tertentu. Arah tersebut ditentukan oleh susunan dalam dari atom-atomnya. Dapat dikatakan bahwa bidang tersebut merupakan bidang “lemah” yang dimiliki oleh suatu mineral.
- 4. Warna (*color*):** Warna mineral memang bukan merupakan penciri utama untuk dapat membedakan antara mineral yang satu dengan lainnya. Namun paling tidak ada warna-warna yang khas yang dapat digunakan untuk mengenali adanya unsur tertentu didalamnya
- 5. Kekerasan (*Harder*):** Kekerasan adalah ukuran ketahanan terhadap goresan. Zat-zat yang lebih keras akan menggaruk lebih lembut tetapi yang lunak tidak

dapat menggaruk yang lebih keras. Mohs adalah skala kuantitatif kekerasan mineral relatif, dalam skala Mohs mineral paling halus adalah bedak dengan kekerasan 1 Mohs dan mineral paling kasar adalah berlian memiliki kekerasan 10 Mohs. Cara menentukan kekerasan adalah menggosokkan mineral pada uji kekerasan pelat kaca, jika mineral tersebut menggosokkan kaca maka mineral tersebut adalah mineral yang keras.

6. **Goresan (*Streak*):** goresan adalah warna suatu bahan setelah di tumbuk, untuk mendapatkan bubuk, cara yang termudah adalah dengan menggosokkan mineral pada pelat coretan porselen. Warna bubuk adalah goresannya, kadang-kadang warna bubuk dengan warna coretan berbeda,
7. **Kilap (*Luster*):** kilap adalah intensitas cahaya yang dipantulkan dari permukaan mineral atau biasanya disebut dengan kilau, kilau tidak dapat dilihat dengan foto sehingga kita perlu melihat dengan kasat mata, kilau mineral dijelaskan dengan cara membandingkannya dengan zat yang sudah dikenal kilau adalah kilau logam dan non metalik, kilau logam terdikenal.

2.4.2 Sifat Kimiawi Mineral

Sifat kimia dari mineral menunjukkan keberadaan dan susunan atom dalam mineral, dengan menggunakan sifat kimianya mineral diidentifikasi oleh bagaimana material tersebut bereaksi. Pemanfaatan sifat kimia terbatas, sifat kimia yang berguna dalam pengolahan mineral adalah yang dapat mempengaruhi perilaku fisik mineral selama pemrosesan. Ada beberapa sifat kimia yang penting yaitu (1) perubahan sifat magnetik, (2) sifat permukaan termasuk sifat berminyak,

adhesi, polaritas, dan tegangan permukaan, (3) sifat lain termasuk reaksi asam dan radioaktivitas (Noor, 2009).

2.5 Batuan

Batuan ada banyak disekitar kita bagian dari kulit berbatu yang menutupi bumi yang disebut kerak, kerak itu berada diatas batu yang sangat panas di bawah permukaan batuan yang panas ini membentuk lapisan ribuan kilometer yang disebut mantel ketika batu naik dari mantel itu meleleh dan membentuk batuan. Siklus batuan adalah proses yang sangat lambat, batuan gunung api dapat terbentuk dalam beberapa jam ketika lava memencar dari gunung api dan mendingin, tetapi membutuhkan jutaan tahun untuk melakukan perjalanan mengelilingi siklus batu sebelum akhirnya hancur (Oxlade C. , 2012).

Batuan dapat dibentuk melalui tiga cara. Batuan beku terbentuk dari magma panas berwarna merah (lava lebur) di bagian dalam bumi. Batuan endapan pada umumnya terbentuk dari pecahan batu-batu lain. Batuan malihan adalah batuan beku atau batu endapan yang diubah oleh panas dan tekanan menjadi jenis batu baru (Taylor, 2005).

2.5.1. Batuan Beku

Lava merah yang panas meledak keluar dari kawah gunung api, mengalir ke sisi gunung berapi di aliran sungai, yang kemudian akan mendingin, berhenti mengalir, mengeras dan membentuk batuan baru. Batuan yang dibuat ketika batuan mencair disebut batuan beku, batuan gunung api adalah salah satu dari tiga jenis batuan yang membentuk bumi dua jenis lainnya adalah batuan sedimen dan batuan metamorf. Didalam batu semua batuan, bukan hanya batuan beku, dibuat

dari bahan yang disebut mineral. Batuan gunung api terbuat dari campuran berbagai mineral, tetapi beberapa batuan lain dibuat hanya dari satu mineral, mineral itu sendiri terdiri dari atom. Batuan gunung berapi dibuat dengan waktu yang panjang dan dihancurkan sepanjang waktu itu, ini adalah bagian dari proses yang disebut siklus batuan. Batu-batuan di kerak bumi terus berubah. Selama siklus batuan, batuan beku dan batuan lainnya dibuat jauh di bawah tanah atau di permukaan bumi. Beberapa batuan (yang dapat berupa batuan) sedimen atau batuan metamorf dihancurkan ketika mengalami tekanan dan turun ke dalam mantel dan yang lainnya tertinggal di permukaan. (Oxlade C. , 2012)



Gambar 2.3 : Batuan Beku (Andesit dan Basalt)
(Sumber: Noor, 2009)

2.5.2. Batuan Sedimen

Umumnya batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk dari hasil proses sedimentasi, baik dengan mekanik, kimia maupun organik. Batuan sedimen yang diendapkan secara mekanik akan menghasilkan batu sedimen detritus atau batu sedimen klastik. Batuan sedimen yang diendapkan secara kimawi akan menghasilkan batuan sedimen kimia. Sedangkan batuan sedimen organik merupakan batuan sedimen yang terbentuk dengan bantuan organisme (Chaerul, 2017).

Sedimen adalah nama untuk partikel-partikel batuan yang dibawa oleh air yang mengalir, gletser dan angin. Di sungai, partikel yang sangat kecil dibawah di dalam airdan partikel yang lebih besar bertemu sepanjang dasar sungai. Batuan yang terbawa oleh air itu akan menumpuk untuk membentuk lapisan yang disebut sedimen, sedimen biasanya tersapu atau diterbangkan lagi, tetapi terkadang lebih banyak endapan yang menguburnya, ketika air disungai yang membawa batuan melambat, batuan akan mengendap di dasar air dan membentuk lapisan sediman. Batuan sedimen juga terbentuk di sungai, laut, tepian pasir maupun di gurun. Ketika batuan terkubur dan bertumpuk antara batuan yang lain dengan rapat, pada saat yang sama bahan kimia yang ada di dalam air membentuk kristal diantara batuan-batauan dan menyatukan seperti lem, hasilnya adalah batuan sedimen yang baru (Oxlade C. , 2012).



Gambar 2.4 : Batuan Sedimen(Batu Pasir dan Batu Lempung)
(Sumber: Noor, 2009)

2.5.4. Batuan Metamorf

Batuan Metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses perubahan mineralogi dan struktural batuan dalam keadaan padat sebagai respon terhadap kondisi fisik dan kimia yang berbeda dari kondisi yang berlaku selama pembentukan batuan, namun terjadi perubahan saat pelapukan, jika proses

pelapukan batuan pada permukaan bumi terjadi maka interval suhu menjadi berbeda, suhu yang lebih rendah dari transformasi diagenetik terus-menerus dengan suhu sedimentasi dan suhu yang lebih tinggi dari transformasi metamorf. Batuan-batuan yang terbentuk pada suhu yang relatif tinggi dan batuan sedimen yang diendapkan ke permukaan bumi merupakan suatu proses pembentukan batuan. Dalam proses geologis, selanjutnya batuan dapat menjadi bagian dari suatu wilayah kerak bumi dimana suhu menjadi berbeda dengan demikian mengalami suhu yang berbeda, demikian pula tekanan dari lingkungan yang baru berbeda dari tekanan yang sebelumnya, sehingga banyak mineral dalam batuan tersebut tidak stabil pada kondisi suhu dan tekanan yang berbeda dan batuan tersebut akan bereaksi dan cenderung menuju kesetimbangan (Winkler, 1915).



Gambar 2.5: Batuan Metamorf (Eclogite dan Gneis)
(Sumber: Noor, 2009)

2.6 Pasir Kuarsa

Potensi alam di Indonesia sebagai sumber bahan oksida sangat melimpah, sebagai contoh bahan oksida terkandung di dalam bahan galian tambang, diantaranya, seperti (1) pasir kuarsa dengan kandungan dominan unsur oksida *quartz* (SiO_2), banyak digunakan sebagai bahan baku keramik, gelas, kaca, semen, piring, industri kimia lainnya, dengan kemurnian hingga 95-97% ; (1) *clay* adalah

jenis batuan lempung dominan tersusun dari mineral kaolinit, sebagai sumber alumina (Al_2O_3) dengan sifat fisik khas, derajat plastisitas tinggi, banyak dipakai untuk industri keramik, kemurnian hingga 40%; (3) batu gamping, kandungan oksida paling dominan adalah *calcite* (CaCO_3), merupakan sedimen karbonat bila diberiasam klorida (HCl) keluar gas CO_2 ; banyak dipakai untuk semen portland, pemurnian baja, industri kertas, bahan bangunan, cat, dan sebagainya, kemurnian hingga 98% (4) *trass* merupakan mineral produk vulkanik berbutir halus dengan kandungan oksida silika (SiO_2) yang mengalami pelapukan hingga derajat tertentu. Bila dicampur kapur padam dan air membentuk semen; banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku semen, kandungan SiO_2 : 51,93% - 57,35% dan Al_2O_3 : 18,04% - 20,57%; (5) *dolomite* adalah mineral sejenis batuan gamping yang sebagian unsur kalsiumnya diganti magnesium $\text{CaMg}(\text{CO}_3)$ dan juga bermanfaat sebagai bahan baku *refractory* dan pupuk, kadar: MgO 19,71%, CaO 35,79%; dan masih banyak lagi (Katili, J.A. 2007).

Pasir kuarsa juga dikenal dengan nama pasirputih merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama, seperti kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terendapkan di tepi-tepi sungai, danau atau laut. Pasir kuarsa mempunyai komposisi gabungan dari SiO_2 , Fe_2O_3 , Al_2O_3 , TiO_2 , CaO , MgO , dan K_2O , berwarna putih bening atau warna lain bergantung pada senyawa pengotornya. Terdapat di daerah: Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sumenep, Malang, dan Banyuwangi, dengan cadangan: $\pm 5.311.568 \text{ m}^3$. sifat fisik: warna putih kekuningan, berbutir halus sedang, bentuk kristal hexagonal.

Komposisi Kimiawi : SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , TiO_2 , CaO , MgO , K_2O . Kegunaan : Untuk industri gelas, optik, keramik, abrasive dan semen. (6) *Onik*, batu onik banyak terdapat di daerah: Bojonegoro, dan Gresik (*Bawean Island*). Cadangan: 33.750.000 M^3 ; sifat fisik: warna putih, coklat transparan, keras, terdapat berupa urat dalam batu gamping kristalin. Komposisi kimianya adalah: SiO_2 , CaCO_3 , CaO , Al_2O_3 . Kegunaan daribatuan ini adalah untuk asesoris, interior, dan yang lain (Munasir et al. 2013).

Menurut Doddy (2011), Pasir kuarsa dikenal dengan nama pasir putih merupakan hasil pelapukan batuan yang mengandung mineral utama, seperti kuarsa dan feldspar. Hasil pelapukan kemudian tercuci dan terbawa oleh air atau angin yang terendapkan di tepi-tepi sungai, danau atau laut. Bahan pengisi pasir kuarsa merupakan bahan galian yang mengandung Kristalkristal silika (SiO_2) (Hadi *et al.*, 2010). Komposisi yang paling banyak terdapat pada pasir kuarsa adalah silika dioksida (SiO_2) sebanyak 99,08 %. Oleh sebab itu, pasir kuarsa sering disebut dengan silika dioksida (SiO_2). Bahan oksida khususnya silika (SiO_2) telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi. Pemanfaatan silika yang paling familiar dan komersial adalah sebagai bahan utama industri gelas dan kaca serta sebagai bahan baku pembuatan sel surya. Bahan alam mempunyai keunggulan diantaranya ramah lingkungan, tidak karsinogenik dan mudah diperbaharui, tidak iritasi, tidak korosif.

2.7 Nanosilika

Silika banyak digunakan di industri karena sifat dan morfologinya yang unik, meliputi: luas permukaan dan volume porinya yang besar, dan kemampuan

untuk menyerap berbagai zat seperti air, oli serta bahan radioaktif. Pada umumnya silika bisa bersifat hidrofobik ataupun hidrofilik sesuai dengan struktur dan morfologinya. Silika memiliki dua gugus fungsi yang berbeda pada permukaannya, yaitu gugus silanol (Si-OH) dan gugus siloksan (Si-O-Si). Suatu permukaan dengan 5-6 gugus silanol per nm², menghasilkan silika yang hidrofilik. Gugus siloksan bersifat inert sehingga silika bersifat hidrofobik. Sifat hidrofobik ini muncul karena reaksi silika dengan organosilane atau silikon (Retnosari, 2013)

Partikel anorganik skala nano menjadi material baru dalam dunia optik dan properti magnetik dibandingkan dengan sebagian besar material konvensional. Secara luas partikel ini digunakan untuk pembuatan material hibrid organik-anorganik yang berpotensi besar dalam berbagai aplikasi industri karena karakteristiknya yang spesifik yang tidak dapat dijangkau oleh senyawa organik atau senyawa anorganik itu sendirian. Nanosilika telah digunakan secara luas sebagai *filler* dalam membran nanokomposit dan nanosilika sangat menarik perhatian peneliti karena aplikasinya yang menjanjikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Su *et al.*, 2013:1). Neburchilov *et al.* (2007) melaporkan bahwa adisi nanosilika pada membran nafion (nafion/SiO₂) untuk DMFC dapat meningkatkan konduktivitas proton dengan rasio 0,33-0,38 dibandingkan membran nafion.

Nanopartikel silika dapat diproduksi melalui dekomposisi temperatur tinggi dengan prekursor logam organik. Proses ini juga disebut sebagai *chemical vapor condensation* (CVC). Dalam CVC, silika nanopartikel diproduksi dengan mereaksikan silikon tetraklorida. Kesulitan dalam metode ini adalah mengontrol


reaksi SiCl_4 dengan hidrogen dan oksigen, ukuran partikel, morfologi, dan fase komposisi adalah kerugian utama dalam sintesis ini. Meskipun demikian, metode ini menonjol dan telah digunakan untuk menghasilkan nanopartikel silika secara komersial dalam bentuk serbuk (Rahman & Padavettan, 2011).

2.8 Struktur Kristal

Kristal merupakan struktur pembangun, kristal terlalu kecil untuk dilihat. Kristal yang terbentuk saat mineral membeku atau mengkristal, menjadi berbentuk teratur dengan lempeng-lempeng datar yang bersatu membentuk ujung tajam. Setiap jenis kristal memiliki bentuk yang khas (Hynes, 2007)


Struktur Kristal yang berbeda dibangun diatas kerangka salah satu dari kisi bravais dan mengandung basis yang terdiri darisejumlah atom, suatu atom per titik kisi struktur kristal yang paling sederhana adalah dimana dasarnya adalah satu atom yang terletak di setiap titik kisi bravais.

Sebuah titik kisi mewakili posisi yang setara dalam kisi bravais. Dalam Kristal titik kisi dapat menempati dalam satu atom atau sekelompok atom. Dalam kasus terakhir atom berada dalam hubungan tetap berhubungan dengan setiap kisi titik, dalam kasus kedua jumlah, komposisi dan susunan atom adalah sama untuk setiap titik kisi. Perbedaan penting antara titik-titik kisi dan atom adalah bahwa titik-titik kisi dan atom tidak membrikan penjelasan tentang kimia atau ikatan dalam atom, untuk itu maka diperlukan identitas atom dan posisinya (Suryanarayana, 2013).



Gambar 2.6 : Lattice/Kisi, Motif, dan Struktur Kristal
(Sumber: Setiabudi, 2012)




Kristal dikatakan memiliki tatanan jangka panjang karena tersusun dari atom dalam pola teratur dalam tiga dimensi. Susunan periodik ini dikenal sebagai struktur kristal, panjang dan sudut disebut parameter kisi sel unit yang dapat bervariasi dengan perubahan suhu dan tekanan dimana a, b dan c menunjukkan sumbu unit atau parameter kisi sedangkan α, β dan γ menunjukkan vektor yang terletak di sepanjang sumbu sel satuan (Suryanarayana & Norton, 2013).







Gambar 2.7: Parameter Kisi
(Sumber : Suryanarayana,2013)

Ada tujuh sitem Kristal yang dikelnal yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1: Sistem Kristal

SISTEM KRISTAL	PARAMETER KISI	SIMBOL
<p style="text-align: center;"><i>Cubic</i></p> 	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	<p style="text-align: center;">P I F</p>
<p style="text-align: center;"><i>Monoclinic</i></p> 	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ \neq \gamma$	<p style="text-align: center;">P C</p>
<p style="text-align: center;"><i>Triclinic</i></p> 	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	<p style="text-align: center;">P I</p>

	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	P C I F
<p><i>Orthorhombic</i></p> 	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	P
<p><i>Trigonal</i></p> 	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ > 120^\circ$	P
<p><i>Heksagonal</i></p> 	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	P

(Sumbe: Kittle,1976)


2.7 X-Ray Diffraction (XRD)

Difraksi adalah peristiwa terhamburnya gelombang oleh adanya suatu gangguan (misalnya kisi), diikuti oleh hamburan ke segala arah yang menimbulkan penguatan atau pelemahan pada kondisi tertentu. Difraksi terjadi jika ada kesetaraan orde geometris antara panjang gelombang dengan lebar kisi. Hasil penguatan hamburan menggambarkan karakter dari penghambur atau gangguan itu. Jika berkas dengan panjang gelombang seorde dengan jarak antar bidang kristal ditembakkan ke suatu material kristal, maka akan terjadi difraksi kristal (Pratapa, 2009). Difraksi merupakan penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang melewati penghalang. Sinar-X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 0,5-1,5 Å. Sinar-X dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi dengan logam sebagai sarannya. Oleh karena itu, suatu tabung sinar-X harus mempunyai suatu sumber elektron, voltase tinggi, dan logam sasaran (Warren, 1996).

Difraksi sinar-X digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal suatu padatan dengan membandingkan nilai jarak d (bidang kristal) dan intensitas puncak difraksi dengan data standar JCPDS yang dikeluarkan oleh ICDD (*International Center of Diffraction Data*). Prinsip dasar dari XRD adalah hamburan elektron yang mengenai permukaan kristal. Bila sinar dilewatkan ke permukaan kristal, sebagian sinar tersebut akan terhamburkan dan sebagian lain akan diteruskan ke lapisan berikutnya. XRD merupakan salah satu metode untuk mengetahui struktur kristal suatu bahan (Suryanarayana & Norton, 1998)

Teknik XRD berperan penting dalam proses analisis padatan Kristal maupun amorf. XRD merupakan metode karakterisasi lapisan yang digunakan untuk mengetahui senyawa kristal yang terbentuk. Teknik XRD dapat digunakan untuk analisis struktur kristal karena setiap unsur atau senyawa memiliki pola tertentu. Apabila dalam analisis ini pola difraksi unsur diketahui, maka unsure tersebut dapat ditentukan. Metode difraksi sinar-x merupakan metode analisis kualitatif yang sangat penting karena kristalinitas dari material pola difraksi serbuk yang karakteristik, oleh karena itu metode ini disebut juga metode sidik jari serbuk (*powder fingerprint method*). Penyebab utama yang menghasilkan bentuk pola-pola difraksi serbuk tersebut, yaitu: (a) ukuran dan bentuk dari setiap selnya, (b) nomor atom dan posisi atom-atom di dalam sel (Smallman dan Bishop, 2000).

Rancangan skematik XRD berdasarkan analisis Bragg ditunjukkan pada Gambar 2.2 Seberkas sinar X jatuh pada sampel dengan sudut θ dan sebuah detektor diletakkan untuk mencatat sinar yang sudut hamburnya sebesar θ . Ketika θ diubah maka detektor akan mencatat puncak intensitas yang bersesuaian dengan orde- n yang divisualisasikan dalam bentuk difraktogram (Rusli, 2011).




Gambar 2.8 Skema XRD

(Sumber: Rusli, 2011)

Teknik XRD berperan penting dalam proses analisis padatan Kristal maupun amorf. XRD merupakan metode karakterisasi lapisan yang digunakan untuk mengetahui senyawa kristal yang terbentuk. Teknik XRD dapat digunakan untuk analisis struktur kristal karena setiap unsur atau senyawa memiliki pola tertentu. Apabila dalam analisis ini pola difraksi unsur diketahui, maka unsure tersebut dapat ditentukan. Metode difraksi sinar-x merupakan metode analisis kualitatif yang sangat penting karena kristalinitas dari material pola difraksi serbuk yang karakteristik, oleh karena itu metode ini disebut juga metode sidik jari serbuk (*powder fingerprint method*). Penyebab utama yang menghasilkan bentuk pola-pola difraksi serbuk tersebut, yaitu: (a) ukuran dan bentuk dari setiap selnya, (b) nomor atom dan posisi atom-atom di dalam sel (Smallman dan Bishop, 2000).

Pada kristalografi, padatan dikarakterisasikan oleh XRD mempunyai ruang kisi dengan distribusi orde 3 dimensi (kubik, rombik, dan lain-lain) atom-atom. Atom itu membentuk rangkaian bidang paralel terpisah oleh jarak d , yang bervariasi sesuai dengan bahan alam. Untuk tiap kristal, bidang-bidang mempunyai jarak pisah d yang spesifik. Bila sebuah berkas sinar X monokromatik dengan panjang gelombang λ diradiasikan ke dalam bahan kristal dengan jarak pisah d , sudut θ , difraksi yang terjadi hanya bila jarak lintas oleh sinar dipantulkan dari bidang berikutnya berbeda oleh sebuah bilangan n panjang gelombang untuk menghasilkan pola interferensi konstruktif hanya terjadi bila sudut datang memenuhi kondisi Bragg sebagai berikut:



Gambar 2.9 Skema alat XRD

(Sumber: Riana.2012)

Sesuai dengan skema difraksi Bragg pada Gambar 2,3, maka interferensi konstruktif hanya terjadi jika kedua sinar tersebut memiliki beda jarak yang dapat ditulis dengan:

$$n\lambda = AB + BC \quad (2.1)$$

$$AB = BC \quad (2.2)$$

$$n\lambda = 2AB \quad (2.3)$$

n merupakan bilangan bulat (1,2,3,...). Dengan menggunakan prinsip *pythagoras* maka panjang AB yaitu:

$$\sin\theta = \frac{AB}{d} \quad (2.4)$$

$$AB = d \sin\theta \quad (2.5)$$

Berdasarkan persamaan (2.4) dan (2.5) maka diperoleh persamaan:

$$n\lambda = 2d \sin\theta \quad (2.6)$$

Persamaan (2.6) merupakan persamaan difraksi Bragg.

Hukum Bragg menyatakan kondisi untuk ketajaman puncak difraksi yang timbul dari kristal yang secara sempurna tersusun. Puncak difraksi sebenarnya mempunyai lebar terbatas yang dihasilkan dari ketidak-sempurnaan, baik karena

sumber radiasi atau sampel. Hal yang dapat diperhatikan adalah bahwa sebagaimana dimensi kristal memasuki skala nano, pelebaran puncak dengan mengecilnya ukuran kristal. Itu dikenal bahwa lebar puncak difraksi memungkinkan penentuan ukuran kristal. Secara praktis, ukuran kristal dapat ditentukan dengan varian persamaan Scherrer:

$$D = \frac{K\lambda}{B \cos \theta} \quad (2.7)$$

Dimana D adalah kuran kristal , K adalah konstanta yang tergantung pada bentuk kristal, dan B adalah lebar puncak pada setengah intensitas dalam radian. Bila fungsi *Gaussian* digambarkan untuk mendiskripsikan puncak pelebaran, kemudian konstanta K adalah sama dengan 0,9, persamaan Shcerrer diperoleh dari hukum Bragg dan dapat digunakan untuk menentukan ukuran kristal (Muis, 2013)

BAB III

METODE PENELITIAN


3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian


Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juli 2019

3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi pengambilan sampel yaitu Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Sedangkan untuk pengolahan dan pengujian sampel dilakukan di Laboratorium Penelitian dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar.



Gambar 3.1 Daerah Tempat Penelitian



Gambar 3.2 Lokasi Pengambilan Sampel

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

3.2.1 Alat Penelitian

Alat digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mortar dan alu
- Neraca digital
- Global Positioning System* (GPS)
- Sekop
- Meteran
- Sendok Sampel
- Sampel Holder
- X-Ray Diffraction* (XRD)

3.2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Pasir Kuarsa
- b. Kantong Sampel
- c. Label

3.3 Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini prosedur yang akan dilakukan meliputi: Tahap persiapan, Tahap Pengambilan, Preparasi sampel serta karakterisasi Pasir Kuarsa dengan menggunakan *X-Ray Diffraction (XRD)*.

3.3.1 Tahap Persiapan

Studi literatur, yaitu menggunakan bahan pustaka sebagai referensi penunjang untuk memperoleh data tentang geologi daerah survei, metode yang digunakan dan menentukan tempat uji laboratorium penelitian.

3.3.2 Tahap Pengambilan Sampel

Langkah-Langkah dalam pengambilan sampel di lapangan adalah:

- a. Menentukan titik pengambilan sampel dengan menggunakan GPS.
 - 1). Titik sampel pertama terletak pada koordinat S 03°04'17.7" E 118°47'55.7"
 - 2). Titik sampel kedua yaitu terletak pada koordinat S 03°04'17.3" E 118°47'58.3"
 - 3). Titik sampel ketiga terletak pada koordinat S 03°04'16.8" E 118°48'01.6"
- b. Mengambil pasir dari pantai Udung kabupaten majene dengan menggunakan Metode Sumur Uji (*Test Pit*) pengambilan sampel dilakukan dengan kedalaman yang berbeda-beda pada bagian permukaan, kedalaman 50 cm dan kedalaman 100 cm menggunakan sekop.

c. Menentukan kode sampel yaitu:

- 1) Sampel A = Pasir yang berada di bagian permukaan.
- 2) Sampel B = Pasir yang berada di kedalaman 50 cm.
- 3) Sampel C = Pasir yang berada di kedalaman 100 cm.

d. Mengulangi kegiatan (b) dan (c) pada 2 titik koordinat diatas dan interval antar koordinat yaitu 100 m

e. Setelah itu, mengambil sampel dan menyimpannya pada kantong sampel

3.3.3 Tahap Preparasi Sampel

a. Sampel pasir yang sudah diambil kemudian di bersihkan dan di saring secara manual dari berbagai bahan pengotor seperti batu kerikil dan bijih lainnya dengan menggunakan saringan.

b. Hasil dari pasir yang telah disaring kemudian dikeringkan dengan cara dijemur selama 3 hari.

c. Setelah itu, Memilih Pasir kuarsa yang akan di Uji XRD sebanyak 3 yang mewakili keseluruhan 9 sampel dengan cara melihat ciri-ciri fisik umum pasir kuarsa. Adapun Sampel nya itu :

Sampel A1 = Pasir dominan berwarna agak kehitaman

Sampel B2 = Pasir dominan berwarna agak kehitaman

Sampel C3 = Pasir berwarna putih

d. Sampel yang telah di pilih di haluskan dengan menggunakan penggerus (Mortar dan Alu) sampai sampel benar-benar halus.

- e. Sampel yang sudah halus atau berupa serbuk dimasukkan ke dalam *sample holder* yang berukuran 2x2 cm sebanyak 1 gram, kemudian diratakan permukaannya dan dimampatkan dengan cara ditekan dengan alat *pressing*.
- f. Selanjutnya, Mengkarakterisasi sampel pasir kuarsa.

3.3.4 Tahap Karakterisasi Menggunakan X-Ray Diffraction (XRD)

Langkah-langkah dalam karakterisasi menggunakan X-Ray Diffraction (XRD) adalah sebagai berikut:

- a. Menekan tombol “ON” yang ada pada mesin cooler dan menunggu sampai 30 menit
- b. Setelah itu menekan tombol power pada mesin XRD dan menunggu sampai 5 menit sebelum difraksi sinar X diaktifkan
- c. Selanjutnya tempat sampel tersebut diletakkan pada penjepit tempat sampel.
- d. Mengimput data identitas sampel pada standard measurement
- e. Menekan tombol ON untuk menyalakan XRD
- f. Mengeksekusi sampel dengan cara mengklik *Icon Execute* yang terdapat pada tabel *Standard Measurement*
- g. Menunggu sampai running selesai
- h. Menekan tombol off pada X-Ray
- i. Selanjutnya menyimpan file/data hasil XRD pada komputer. Mengulangi langkah (e) sampai (j) untuk sampel yang lain.

3.3.5 Tahap Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap analisis data sebagai berikut:

- a. Mengaktifkan Program *Software Match*.

- b. Mengimpor file dokumen atau data hasil difraksi sinar-X yang telah tersimpan dalam komputer dengan cara mengklik ikon (+) pada tampilan utama *software Search-Match*.
- c. Selanjutnya membuka data file yang berformat “raw” dengan cara mengklik dua kali atau memilih file yang berformat “raw” tersebut kemudian klik “OPEN”.
- d. Mengatur tampilan grafik pada *software Search-Match*.
- e. Memilih mineral-mineral yang sesuai dengan cara mencocokkan garis tegak lurus dengan puncak grafik sebagai nilai puncak pada grafik hasil difraksi sinar-X pada *software Search-Match*.
- f. Kemudian *Software Match* ini juga akan memberikan informasi mengenai struktur kristal, sel parameter, densitas dan nilai hkl (indeks bidang) yang terdapat pada sampel.
- g. Selanjutnya menghitung besarnya ukuran kristal atau parameter kisi pada sampel dengan menggunakan persamaan *Scherrer*


3.3.6 Tabel Pengamatan

Tabel pengamatan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1: Hasil karakteristik material pasir kuarsa pada setiap sampel dengan menggunakan XRD.

Karakteristik Material Pasir Kuarsa (Setiap Sampel)							
No	Nama Sampel	Kandungan Mineral	Struktur Kristal	Persentase kandungan	Densitas	Ukuran Kristal	parameter kisi
1							
2							
3							

3.5 Bagan Alir Penelitian




Gambar 3.3 Diagram Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil dan Pembahasan

Pengambilan sampel pada Penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 April 2019 di Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat . Pengambilan sampel dilakukan pada 3 titik yang berbeda-beda mewakili dari keseluruhan dari pantai udung .



Gambar 4.1 Peta Lokasi Pengambilan Sampel


4.1.1 Hasil Karakteristik Material Pasir Kuarsa di Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat

Berdasarkan Hasil analisis sampel dari tiga sampel yang mewakili masing-masing tiga titik pengambilan sampel pasir kuarsa di pantai udung kabupaten Majene Sulawesi Barat, maka yang dihasilkan karakteristik yang ditemukan pada X-Ray Diffraction (XRD) seperti pada Grafik berikut:

4.1.1.1 Hasil karakterisasi Pasir Kuarsa Sampel A1

Hasil karakterisasi sampel A1 dengan koordinat S 03°04'17.7" E 118°47'55.7" pada gambar difraktogram 4.2, disimpulkan bahwa sampel A1 ditemukan adanya kandungan *silicon oksida* (SiO_2) dengan komposisi lainnya yaitu *aluminium oxide* (Al_2O_3), *calcium carbonate* (CaCO_3), *Magnesium oxide* (MgO), *Feroksida* (Fe_2O_3).

Pada gambar difraktogram 4.2 ditampilkan puncak tertinggi yaitu *Aluminium oxide* (Al_2O_3) memiliki struktur kristal adalah *orthorhombic*, dengan persentase kandungan mineral sebanyak 40,3 % . *Orthorhombic* mempunyai 3 sumbu kristal yaitu a, b dan c memiliki panjang yang berbeda-beda. Sistem *orthorhombic* memiliki rasio perbandingan sumbu yaitu $a \neq b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = \gamma$ yaitu 90° , sehingga sudut kristal dari struktur kristal ini tegak lurus satu sama lain dan membentuk sudut 90° . Parameter kisi pada *Aluminium oxide* (Al_2O_3) dari analisis data diperoleh $a = 4,8437 \text{ \AA}$ $b = 8,3300 \text{ \AA}$ $c = 8,9547 \text{ \AA}$ serta nilai densitas $3,748 \text{ g/cm}^3$ dan Ukuran Kristalnya yaitu 11,535 nm.




Gambar 4.2 Grafik pola difraksi sampel A1

Quartz(SiO₂) memiliki persentase kandungan sebanyak 23 % dan struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Quartz* (SiO₂) yaitu $a = 4,9800 \text{ \AA}$ $c = 5,4600 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $2,552 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $51,35 \text{ nm}$.

Kalsium Karbonat (CaCO₃) memiliki persentase kandungan sebanyak 19,9 % dan struktur kristalnya adalah *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga

sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Kalsium Karbonat* (CaCO_3) yaitu $a = 4,9915 \text{ \AA}$ $c = 17,0880 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $2,552 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $41,18 \text{ nm}$.



Gambar 4.3 Diagram persentase kandungan sampel A1

Magnesium oksida (MgO) memiliki persentase kandungan sebanyak $9,4 \%$ dan struktur kristalnya *Cubic* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b = c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Sehingga sudut α , β dan γ dan saling tegak lurus dan membentuk sudut 90° . Parameter kisi pada *Magnesium oksida* (MgO) yaitu $a = 4,2110 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $3,585 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $31,08 \text{ nm}$.

Feroksida (Fe_2O_3) memiliki persentase kandungan sebanyak $9,4 \%$ dan struktur kristalnya *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β


saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Feroksida* (Fe_2O_3) yaitu $a = 5,0143 \text{ \AA}$ $c = 13,6733 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $5,344 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $26,32 \text{ nm}$.

4.1.1.2 Hasil Karakterisasi Pasir Kuarsa Sampel B2

Hasil karakterisasi sampel B2 dengan koordinat S $03^\circ 04' 17.3''$ E $118^\circ 47' 58.3''$ pada gambar difraktogram 4.4, disimpulkan bahwa sampel B2 ditemukan adanya kandungan *Silicon Oksida* (SiO_2) dengan komposisi lainnya yaitu, *Kalsium Karbonat* (CaCO_3), *Karbon dioksida* (CO_2), *Mangan Dioksida* (MnSn_2), *Germanium Dioksida* (GeO_2), *Zirkonium Dioksida* (ZrO_2).

Gambar yang ditunjukkan pada grafik Difraktogram 4.4 ditampilkan puncak tertinggi yaitu *Kalsium Karbonat* (CaCO_3) dengan kandungan mineralnya $58,1 \%$ dan struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Kalsium Karbonat* (CaCO_3) yaitu $a = 4,9915 \text{ \AA}$ $c = 17,0880 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $2,705 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $29,37 \text{ nm}$.

Quartz (SiO_2) memiliki kandungan mineral 15% dan struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kis pada *Quartz* (SiO_2) yaitu $a = 4,5350 \text{ \AA}$ $c = 5,1700 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $3,251 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $20,75 \text{ nm}$.




Gambar 4.4 Grafik Pola Difraksi Sampel B2

Karbon Dioksida (CO_2) memiliki kandungan mineral 13,8 % dan struktur kristalnya yaitu *Tetragonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Sehingga sudut α, β dan γ saling tegak lurus satu sama lain dengan membentk sudut 90° . Parameter kisi pada *Karbon Dioksida* (CO_2) yaitu $a = 3,5518 \text{ \AA}$ $c = 5,9184 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $3,915 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $23,91 \text{ nm}$.

Mangan Dioksida (MnSn_2) mempunyai kandungan mineral 5,5 % dan struktur kristalnya yaitu *Tetragonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Sehingga sudut α, β dan γ saling tegak lurus satu sama lain dengan membentk sudut 90° . Parameter kisi

pada *Mangan Dioksida* (MnSn_2) yaitu $a = 6,6590 \text{ \AA}$ $c = 5,4470 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $8,039 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $15,94 \text{ nm}$



Gambar 4.5 Diagram Persentase Kandungan mineral sampel B2


Germanium Dioksida (GeO_2) mempunyai kandungan mineral 5,1 % dan struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada yaitu *Germanium Dioksida* (GeO_2) $a = 4,8546 \text{ \AA}$ $c = 5,5953 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $4,564 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $27,09 \text{ nm}$

Zirkonium Dioksida (ZrO_2) mempunyai kandungan mineral 2,6 % dan struktur kristalnya yaitu *Cubic* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b = c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Sehingga sudut α , β dan γ dan saling tegak lurus dan membentuk sudut 90° . Parameter kisi pada *Zirkonium*

Dioksida (ZrO_2) yaitu $a = 5,0650 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $6,298 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $14,70 \text{ nm}$.

4.1.1.3 Hasil Karakterisasi Pasir Kuarsa Sampel C3

Hasil karakterisasi sampel C3 dengan koordinat S $03^{\circ}04'16.8''$ E $118^{\circ}48'01.6''$ pada gambar difraktogram 4.6 disimpulkan bahwa sampel C3 ditemukan adanya kandungan *silicon oksida* (SiO_2) dengan komposisi lainnya yaitu, *Kalsium Oksida* (CaO), *Potassium* (K), *Silicon* (Si), *Nikel Titanium* ($NiTi$), *Mangan Sulfur* (MnS).



Gambar 4.6 Grafik Pola Difraksi C3

Berdasarkan grafik Difraktogram 4.6 kandungan mineral yang dianalisis diperoleh 91,6 % dan menunjukkan puncak tertinggi yaitu *Kalsium Oksida* ($CaCO_3$) atau biasa disebut juga *Kalsium Karbonat*. Adapun struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Kalsium Oksida* (CaO) yaitu $a = 4,9860 \text{ \AA}$ $c = 17,0592 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $11,079 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $40,42 \text{ nm}$.


Quartz (SiO_2) memiliki kandungan mineral 6 % dan struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Quartz* (SiO_2) yaitu $a = 4,9841 \text{ \AA}$ $c = 5,4500 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $2,553 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $42,02 \text{ nm}$.

Potassium (K) memiliki kandungan mineral 0,8 % dan struktur kristalnya yaitu *Cubic* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b = c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Sehingga sudut α , β dan γ dan saling tegak lurus dan membentuk sudut 90° . Parameter kisi pada *Potassium* (K) yaitu $a = 4,7250 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $1,231 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $42,02 \text{ nm}$.

Silicon (Si) memiliki kandungan mineral 0,6 % dan struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak

lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Silicon* (Si) yaitu $a = 2,4440 \text{ \AA}$ $c = 4,1520 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $4,343 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $26,66 \text{ nm}$.

Nikel Titanium (NiTi) memiliki kandungan mineral $0,5 \%$ dan struktur kristalnya yaitu *Hexagonal* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ$; $\gamma = 120^\circ$. Sehingga sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° . Parameter kisi pada *Nikel Titanium* (NiTi) yaitu $a = 7,3410 \text{ \AA}$ $c = 5,2700 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $6,476 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $35,55 \text{ nm}$.



Gambar 4.7 Diagram Persentase Kandungan Mineral Sampel C3

Mangan Sulfur (MnS) memiliki kandungan mineral $0,4 \%$ dan struktur kristalnya yaitu *Cubic* dengan rasio perbandingan sumbu yaitu $a = b = c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$. Sehingga sudut α , β dan γ dan

saling tegak lurus dan membentuk sudut 90° . Parameter kisi pada *Mangan Sulfur* (MnS) yaitu $a = 5,0670 \text{ \AA}$ serta nilai densitasnya $4,442 \text{ g/cm}^3$ dan ukuran kristalnya yaitu $66,03 \text{ nm}$.

Hasil uji *X-Ray Diffraction* (XRD) ketiga sampel menggunakan *software match3* yang ditampilkan dalam bentuk grafik pola difraksi atau yang umum dikenal dengan grafik difraktogram. lalu dianalisis dengan cara mencocokkan data sampel grafik pola difraksi dengan database match pada setiap sampel. Dari database di peroleh data berupa kandungan mineral, struktur kristal, persentase kandungan mineral, densitas, parameter kisi. Dan untuk mencari nilai ukuran kristal dapat dihitung dengan persamaan *scherrer* (2.9)

Berdasarkan hasil uji sampel XRD dengan panjang gelombang sinar-X (λ) = $1,540600 \text{ \AA}$ dan orde pembiasan (n) = 10-70 maka diperoleh hasil data berikut:

Tabel 4.1 Hasil analisis Karakterisasi material pasir kuarsa (Sampel A1) dengan menggunakan *software match3* dan *microsoft excel*.

Karakteristik material pasir kuarsa (sampel A1)					
Kandungan Mineral	Struktur Kristal	Persentase Kandungan (%)	Densitas (gr/cm^3)	Ukuran Kristal (nm)	Parameter Kisi (\AA)
<i>Aluminium Oksida</i> (Al_2O_3)	<i>Orthorhombic</i>	40,3	3,748	11,53	a = 4,8437 b = 8,3300 c = 8,9547

<i>Silicon Dioksida (SiO₂)</i>	<i>Hexagonal</i>	23,0	2,552	51,35	a = 4,9800 b = 4,9800 c = 5,4600
<i>Calcium Carbonat (CaCO₃)</i>	<i>Hexagonal</i>	19,9	3,330	41,18	a = 4,9915 b = 4,9915 c = 17,0880
<i>Magnesium Oksida (MgO)</i>	<i>Cubic</i>	9,4	3,585	31,08	a = 4,2110 b = 4,2110 c = 4,2110
<i>Ferroksida (Fe₂O₃)</i>	<i>Tetragonal</i>	7,4	3,920	26,32	a = 5,0143 b = 5,0143 c = 13,6733

(Sumber: Data primer, 2019)

Tabel 4.2: Hasil analisis karakteristik material pasir kuarsa (sampel B2) dengan menggunakan *software match3* dan *microsoft excel*

Karakteristik material pasir kuarsa (sampel B2)					
Kandungan Mineral	Struktur Kristal	Persentase Kandungan (%)	Densitas (gr/cm³)	Ukuran Kristal (nm)	Parameter Kisi (Å)
<i>Calcium Carbonat (CaCO₃)</i>	<i>Hexagonal</i>	58,1	2,705	29,37	a = 4,9915 b = 4,9915 c = 17,0880
<i>Silicon</i>	<i>Hexagonal</i>	15	3,251	20,75	a = 4,5350

<i>Dioksida</i> (SiO ₂)					b = 4,5350 c = 5,1700
<i>Carbon</i> <i>Oksida</i> (CO ₂)	<i>Tetragonal</i>	13,8	3,915	23,91	a = 3,5518 b = 3,5518 c = 5,9184
<i>Mangan</i> <i>Dioksida</i> (MnSn ₂)	<i>Tetragonal</i>	5,5	8,039	15,94	a = 6,6590 b = 6,6590 c = 5,4470
<i>Germanium</i> <i>Dioksida</i> (GeO ₂)	<i>Hexagonal</i>	5,1	4,564	27,09	a = 4,8546 b = 4,8546 c = 5,5943
<i>Zirkonium</i> <i>Dioksida</i>	<i>Cubic</i>	2,6	6,298	14,70	a = 5,0650 b = 5,0650 c = 5,0650

(Sumber: Data primer, 2019)

Tabel 4.3: Hasil analisis karakteristik material pasir kuarsa (sampel C3) dengan menggunakan software *match3* dan *microsoft excel*

Karakteristik material pasir pasir kuarsa (sampel C3)					
Kandungan Mineral	Struktur Kristal	Persentase Kandungan (%)	Densitas (gr/cm³)	Ukuran Kristal (nm)	Parameter Kisi (Å)
<i>Kalsium</i> <i>Oksida</i>	<i>Hexagonal</i>	91,8	11,079	40,42	a = 4,9860 b = 4,9860

<i>(CaO)</i>					$c = 17,0592$
<i>Silicon Dioksida (SiO₂)</i>	<i>Hexagonal</i>	6	2,553	42,02	$a = 4,9841$ $b = 4,9841$ $c = 5,4500$
<i>Potassium (K)</i>	<i>Cubic</i>	0,8	1,231	42,02	$a = 4,7250$ $b = 4,7250$ $c = 4,7250$
<i>Silicon (Si)</i>	<i>Hexagonal</i>	0,6	4,343	26,66	$a = 2,4440$ $b = 2,4440$ $c = 4,1250$
<i>Nikel Titanium (NiTi)</i>	<i>Hexagonal</i>	0,5	6,476	35,55	$a = 7,3410$ $b = 7,3410$ $c = 5,2700$
<i>Mangan Sulfur (Mn S)</i>	<i>Cubic</i>	0,4	4,442	66,03	$a = 5,0670$ $b = 5,0670$ $c = 5,0670$

(Sumber: Data primer, 2019)

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil karakterisasi sampel menggunakan XRD diperoleh karakteristik mineral yang berbeda-beda tiap sampel yang ditampilkan dalam grafik difraktogram, dengan difraktogram adalah hasil keluaran XRD yang merupakan grafik hubungan antara 2θ (*diffraction*) pada sumbu x dengan intensitas pada sumbu y. 2θ adalah sudut antara sinar yang datang dengan sinar

pantul, dengan intensitas adalah banyaknya sinar-X yang didifraksikan oleh kisi-kisi kristal. Puncak intensitas yang terbentuk dari ketiga sampel yang berbeda-beda tergantung dari banyaknya kandungan mineral tiap sampel yang dianalisis.

Dari ketiga sampel yang telah dikarakterisasi didapatkan kandungan mineral yang paling tinggi yaitu *Calcium Carbonate* ($CaCO_3$) dengan beberapa kandungan mineral lainnya, seperti, *Aluminium oksida* (Al_2O_3), *Carbon Dioksida* (CO_2), *Silicon Dioksida* (SiO_2), *Mangan Dioksida* ($MnSn_2$), *Germanium Dioksida* (GeO_2), *Zirkoinum Dioksida* (ZrO_2), *Potassium* (K), *Silicom* (Si) *Nikel Titanium* ($NiTi$), *Mangan Sulfur* (MnS), *Magnesium Oksida* (MnO), *Ferroksida* (Fe_2O_3). Persentase kandungan SiO_2 dari ketiga sampel yaitu sampel A1 = 23 %, sampel B2 = 15 %, dan sampel C3 = 6%. Berdasarkan hal tersebut maka silika tertinggi yang di peroleh yaitu 23 % belum bisa diolah sebagai bahan baku industri karena menurut pernyataan Sukandarrumidi (2018), bahwa secara umum standar yang dapat di ajdikan bahan baku industri pasir kuarsa di Indonesia mempunyai komposisi untuk SiO_2 yaitu 55,30% - 99,87%. Adapun hal yang menyebabkan silika yang diperoleh relatif kecil karena struktur penyusun utama dari pasir kuarsa yang diambil lebih dominan pada *Calcium Carbonate* ($CaCO_3$), ini disebabkan karena pembentukan batuananya dulunya terendapkan di laut dangkal sehingga dominan karbonat. Selain itu juga sesuai dengan geologi lembar Kabupaten Majene dimana di dominasi oleh batu gamping, sedangkan batu gamping sendiri penyusun utamanya adalah senyawa *Calcium Carbonate* ($CaCO_3$). Namun disamping itu penyebabnya juga karena pengaruh lingkungan

termasuk suhu dan tekanan serta aktivitas kimia serta kedalaman pengambilan sampel.

Untuk struktur kristal *Silicon Dioksida* (SiO_2) dari ketiga sampel adalah Hexagonal, karena memiliki parameter kisi dengan sumbu $a=b$ dan berbeda dengan sumbu c . Menurut Kittel (1976), struktur Hexagonal adalah sistem yang mempunyai tiga sumbu kristal, dimana sumbu a dan b memiliki panjang yang sama dengan rasio perbandingan sumbu $a = b \neq c$ dan memiliki sudut kristalografi $\alpha = \beta = 90^\circ; \gamma = 120^\circ$. Hal ini berarti sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120° terhadap sumbu γ .

Densitas dari ketiga sampel yaitu sampel B1 = $3,25 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$, sampel C2 = $2,70 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$, dan sampel C3 = $2,95 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$. Densitas dari masing-masing sampel tidak jauh berbeda dengan sifat fisik mineral pasir kuarsa. Menurut Sukandarrumidi (2018), pasir kuarsa mempunyai sifat fisik mineral yakni densitas sebesar $2,65 \text{ (gr/cm}^3\text{)}$.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pantai Udung Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kandungan mineral kuarsa atau *Silicon Dioksida* (SiO_2) yang tinggi terdapat pada bagian Permukaan sampel A1 yakni sebanyak 23 % yang memiliki struktur kristal *Hexagonal* dengan sumbu $a=b=4,9800 \text{ \AA}$, sumbu $c=5,4600 \text{ \AA}$ dan ukuran kristal sebesar 51,35 nm serta nilai densitasnya adalah $2,552 \text{ gr/cm}^3$, sedangkan kandungan mineral kuarsa atau *Silicon Dioksida* (SiO_2) yang rendah terdapat pada kedalaman 80 cm pada titik C3 yakni sebanyak 6 % yang memiliki struktur kristal adalah *Hexagonal* dengan sumbu $a=b=4,9841 \text{ \AA}$ dan sumbu $c=5,4500 \text{ \AA}$ dan ukuran kristal sebesar 42,02 nm serta nilai densitasnya adalah $2,553 \text{ gr/cm}^3$.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian ini sebaiknya penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode geolistrik dengan konfigurasi yang berbeda-beda untuk mengetahui distribusi penyebaran pasir kuarsa, selain itu juga dapat menggunakan metode geomagnet untuk mengetahui penyebaran batuan mineral dan juga struktur bawah permukaan di lokasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah.2013. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 2. Jakarta: Pustaka Imam Syafii
- Arif. 2017. *Penjelasan Al-Qur'an Tentang Partikel Terkecil di Dunia*.
<https://www.edunews.id/khasanah/dunia-islam/penjelasan-al-quran-partikel-terkecil-dunia> (diakses 28 Januari 2019)
- BPS Majene. 2014. *Kabupaten Majene Dalam Angka*. (Diakses pada tanggal 20 Januari 2019).
- Chaerul, M. (2017). *Pengantar Ilmu Batuan*. Kendari: YCAB Publisher.
- Clark, G.L., 1960. *Encyclopedia of chemistry*, Reinhold Publishing Corporation, New York.
- Hanafi A, Nandang A. 2010. *Studi pengaruh bentuk silica dari abu ampas tebu terhadap kekuatan produk keramik*. *Jurnal Kimia Indonesia*. 5:35–38.
- Haris, A. (2014). *Sintesis dan Karakterisasi Pyrite (Fes₂) dari Deposit Mineral Kecemata, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan*. Makassar: Jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Makassar.
- Hui L, Hui-gang X, Jie Y, Jinping O. 2003. *Microstructure of cement mortar with nanoparticles, composites part B*. *Journal Engineering*. 35:185–189.
- Hynes, M. (2007). *Seri Pengetahuan Batuan dan Fosil*. Jakarta: Erlangga.
- Imam Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an an al-Azhim*, Op. Cit, Vol.IV
- Jafarzadeh, M., I. A. Rahman, & C. S. Sipaut. 2009). *Synthesis of Silica Nanoparticle by Modified Sol-Gel Process: The Effect of Mixing modes of the Reactants and Drying Techniques*. *J Sol-Gel SciTechnol*, 50:328–336.
- Katili. J. A. DR.2007. *Geologi*. Dep.Urusan Research Nasional. Jakarta.
- Kementrian Agama R.I. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim

- Kittel, Charles.(1991).*Intruduction to Solid State Physics 6th*. USA: John Wiley & Sons.
- Metungku, Nofrina Angelina. 2017. *Pemurnian dan Karakterisasi Senyawa SiO₂ Berbasis Pasir Kuarsa dari Desa Pendolo Kecamatan Pamosa Selatan Kabupaten Poso*. 16: 39-42
- Midhun DCD, Begum PMS, Joseph R, Joseph D, Kumat P, Ayswarya EP. 2013. *Synthesis, characterization, and application of rice husk nanosilica in natural rubber. International Journal of Science, Environment and Technology*.2(5):1027–1035.
- Muis, S. (2013). *Tekhnologi Nano Dalam Pembuatan Sensor Layar Sentuh Jilid 1*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Munasir, Sulton A, Triwikantoro, M. Zainuri, Darminto., 2013. *Synthesis of Silica Nanopowder from Slopeng Natural Sands via Alkalifussion Route.*, AIP Conf. Proc. 1555, 28 (2013); doi: 10.1063/1.4820986
- Munasir, Surahmat H, Triwikantoro, Zainuri M, Darminto. 2013. *Pengaruh molaritas NaOH pada sintesis nanosilikaberbasis pasir bancartuban. Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya (JPFA)*.3(2).
- Neburchilov, V., J. Martin, H. Wang, & J. Zhang. 2007. *Polymer Electrolyte Membranes for Direct Methanol Fuel Cells, Journal of Power Sources*, 169:221–238.
- Noor, D. (2009). *Pengantar Geologi*. Bogor: Universitas Pakuan.
- Oxlade, C. (2012). *Ignous Rocks*. Yogyakarta: Raintree.
- Oxlade, C. (2012). *Sedimentary Rocks*. Yogyakarta: Raintree.
- Pandey, S.& S. B. Mishra. 2011. *Sol–Gel Derived Organic–Inorganic Hybrid Materials: synthesis, characterizations and applications, J Sol-Gel Sci Technol*, 59:73–94.

- Rahman IA, Padavettan V. 2012. *Synthesis of silica nanoparticles by sol-gel: size dependent properties, surface modification, and application in silica polymer nanocomposites* A review. *Journal of Nanomaterials*.2012:1–15.
- Rahman, NT.2007. *Indonesia Potensial Menjadi Pemasok Material Nano*.Antara News: Indonesia One KlikAway. Indonesia.
- Retnosari A. 2013. *Ekstraksi dan penentuan kadar silika (SiO₂) hasil ekstraksi dari abu terbang (fly ash) batubara*. [Skripsi].Jember (ID) :UniversitasJember
- Rusli, Rolan 2011.*Difraksi Sinar X*. Diaksesdari <http://rolanrusli.com> pada 10 Januari 2019.
- Shihab, M.Quraish. 2009. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: LenteraHati.
- Smallman, R. E. and Bishop, R. J. 2000. *Metalurgi Fisika Modern dan Rekayasa Material*. EdisiKeenam. Erlangga: Jakarta.
- Su, Q., P. Wang, L. Wang, & J. Zheng.2013.*A Novel Method For Surface Modification of Nanoparticles Based on Control of Charge Environment*, *J Nanopart Res*, 15:1-12.
- Sukandarrumidi. (2017). *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sunarwan, bambang. 2016. “Tinjauan Kimia Air Tanah Kabupaten Majene, Sulawesi Barat”. (Diakses pada tanggal 14 Mei 2019).
- Suryanarayana, C., & Norton, M. G. (2013). *X-Ray Diffraction : A Partical Approach*. New York: Springer Science & Business Media.
- Taylor, B. (2005). *Intisari Ilmu Batuan, Mineral dan Fosil*. Jakarta: Erlangga.
- Warren, E. 1996.*X-Ray Diffraction*.Addition-Wesley pub: MessachSetfs.
- Winkler, H. G. (1915). *Petrogenesis of Metamorphic Rocks*. Jerman: Springer Science & Business Media.

Zainuri, R. A. (2013). *II TinjauanPustaka*. Diaksesdaridigilib.unila.ac.id pada 3 Januari 2019.

Zou, H., S. Wu, & J. Shen. 2008. *Polymer/Silica Nanocomposite: Preparation, Characterization, Properties, and Applications*, *Chemical Reviews*, 108:3893–3957.



RIWAYAT HIDUP



Kurniawan, Dilahirkan di Kabupaten Sinjai tepatnya di Dusun Karampuang Desa Botolempangan Kecamatan Sinjai Barat pada tanggal 15 November 1998. Anak pertama dari lima bersaudara pasangan dari Nasrun dan Badaria (Almarhumah). Riwayat pendidikan dari SD di SDN 71 Bihulo, SMP di SMP Negeri 2 Sinjai Barat, SMA di SMA Negeri 1 Sinjai Barat jurusan IPA, dan UIN Alauddin Makassar Jurusan Fisika. Pengalaman Organisasi selama kuliah yaitu Pengurus HMJ Fisika periode 2017 sebagai Anggota Devisi Keislaman, dan Koordinator Hubungan Masyarakat dan Media Periode 2018, Pengurus Ikatan Himpunan Mahasiswa Fisika Indonesia (IHAMAFI) Wilayah V sebagai Anggota Bidang Informasi dan Komunikasi (INFOKOM) periode 2018-2020, pengurus DPC HIPPMAS BARAT Periode 2018



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN 1
ALAT DAN BAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



GPS (Global Position System)




Roll Meter



Kantong Sampel



Cangkul

**Komputer****XRD****SampeHolder****Spatula**



LAMPIRAN 2

PENGAMBILAN SAMPEL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Penentuan titik koordinat pengambilan sampel titik 1



Pengambilan sampel pada bagian permukaan



Penggalian untuk pengambilan sampel pada kedalaman 50 cm dan 100 cm



Pengambilan sampel titik 2 (Plot GPS)



Pengambilan sampel pada permukaan



Pengambilan sampel titik 50 cm



Sampel titik 50 cm



Pengambilan sampel titik 80 cm dan telah didapatkan air





Pengambilan sampel titik 3 dipermukaan




Pengambilan sampel dititik 50 cm



Pengambilan sampel titik 80 cm telah ditemukan air

Sampel





LAMPIRAN 3
PREPARASI SAMPEL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Sampel dibersihkan dari kotoran kemudian di jemur di bawah sinar matahari





Proses Pemisahan pasir kurasa dengan batuan batuan kecil (pengotor)



Proses mortar dan alu untuk menghaluskan sampel



LAMPIRAN 4

PENGUJIAN SAMPEL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



Persiapan sampel



Sampel yang sudah halus kemudian di masukkan kesampel holder



Sampel di letakkan di pemegansampel yang ada pada alat XRD



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Penginputan data




Penginputan data







klik PCXRD untuk menginput data grafik difraktogram dari XRD




Klik Display & setup untuk mengecek XRD sudah terhubung dengan komputer.




Pilih XG Control Program untuk pengecekan kondisi alat dalam keadaan baik.




Pilih Right Gonts System, untuk mengetahui kondisi sampel yang diinginkan(scan 2θ), kemudian akan muncul tampilan seperti gambar diatas.




Kemudian akan tampil standard condition edit, untuk mengatur besar sudut 2θ yang akan digunakan.




Klik Basic Proses untuk menampilkan grafik difraktogram saat run XRD sedang berlangsung setelah selesai simpan file.



Setelah run selesai, klik Basic Proses kembali lalu buka file “RAW” lalu open




Maka akan muncul grafik difraktogram seperti gambar diatas. Grafik tersebut yang akan diolah pada *software search and match*.




LAMPIRAN 5
ANALISIS DENGAN
SOFTWARE MATCH


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




Mengaktifkan Program *Software Match*




Mengimpor file dokumen atau data hasil difraksi sinar-X yang telah tersimpan dalam komputer dengan cara mengklik ikon (+) pada tampilan utama *software Search-Match*.



Selanjutnya membuka data file yang berformat “raw” dengan cara mengklik dua kali atau memilih file yang berformat “raw” tersebut kemudian klik “OPEN”.



Mengatur tampilan grafik pada *software Search-Match*. Dan Memilih mineral-mineral yang sesuai dengan cara mencocokkan garis tegak lurus dengan puncak grafik sebagai nilai puncak pada grafik hasil difraksi sinar-X pada *software Search-Match*.



Kemudian *Software Match* ini juga akan memberikan informasi mengenai struktur kristal, sel parameter, densitas dan nilai hkl (indeksbidang) yang terdapat pada sampel.



LAMPIRAN 6
HASIL ANALISIS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



LAMPIRAN 7
HASIL ANALISIS
SOFTWARE MICROSOFT EXCEL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HASIL ANALISIS SOFTWARE MICROSOFT EXCEL
TITIK A1

Karakteristik material pasir kuarsa (sampel A1)					
Kandungan Mineral	Struktur Kristal	Persentase Kandungan (%)	Density (gr/cm ³)	Ukuran Kristal (nm)	Parameter Kisi (Å)
<i>Aluminium Oksida (Al₂O₃)</i>	<i>Orthorhombic</i>	40,3	3,748	11,53	a = 4,8437 b = 8,3300 c = 8,9547
<i>Silicon Dioksida (SiO₂)</i>	<i>Hexagonal</i>	23,0	2,552	51,35	a = 4,9800 b = 4,9800 c = 5,4600
<i>Calcium Carbonat (CaCO₃)</i>	<i>Hexagonal</i>	19,9	3,330	41,18	a = 4,9915 b = 4,9915 c = 17,0880
<i>Magnesium Oksida (MgO)</i>	<i>Cubic</i>	9,4	3,585	31,08	a = 4,2110 b = 4,2110 c = 4,2110
<i>Ferrosida (Fe₂O₃)</i>	<i>Tetragonal</i>	7,4	3,920	26,32	a = 5,0143 b = 5,0143 c = 13,6733

TITIK B2

Karakteristik material pasir kuarsa (sampel B2)					
Kandungan Mineral	Struktur Kristal	Persentase Kandungan (%)	Density (gr/cm³)	Ukuran Kristal (nm)	Parameter Kisi (Å)
<i>Calcium Carbonat (CaCO₃)</i>	<i>Hexagonal</i>	58,1	2,705	29,37	a = 4,9915 b = 4,9915 c = 17,0880
<i>Silicon Dioksida (SiO₂)</i>	<i>Hexagonal</i>	15	3,251	20,75	a = 4,5350 b = 4,5350 c = 5,1700
<i>Carbon Oksida (CO₂)</i>	<i>Tetragonal</i>	13,8	3,915	23,91	a = 3,5518 b = 3,5518 c = 5,9184
<i>Mangan Dioksida (MnSn₂)</i>	<i>Tetragonal</i>	5,5	8,039	15,94	a = 6,6590 b = 6,6590 c = 5,4470
<i>Germanium Dioksida (GeO₂)</i>	<i>Hexagonal</i>	5,1	4,564	27,09	a = 4,8546 b = 4,8546 c = 5,5943
<i>Zirkonium Dioksida</i>	<i>Cubic</i>	2,6	6,298	14,70	a = 5,0650 b = 5,0650 c = 5,0650

TITIK C3

Karakteristik material pasir pasir kuarsa (sampel C3)					
Kandungan Mineral	Struktur Kristal	Persentase Kandungan (%)	Density (gr/cm ³)	Ukuran Kristal (nm)	Parameter Kisi (Å)
<i>Kalsium Oksida (CaO)</i>	<i>Hexagonal</i>	91,8	11,079	40,42	a = 4,9860 b = 4,9860 c = 17,0592
<i>Silicon Dioksida (SiO₂)</i>	<i>Hexagonal</i>	6	2,553	42,02	a = 4,9841 b = 4,9841 c = 5,4500
<i>Potassium (K)</i>	<i>Cubic</i>	0,8	1,231	42,02	a = 4,7250 b = 4,7250 c = 4,7250
<i>Silicon (Si)</i>	<i>Hexagonal</i>	0,6	4,343	26,66	a = 2,4440 b = 2,4440 c = 4,1250
<i>Nikel Titanium (NiTi)</i>	<i>Hexagonal</i>	0,5	6,476	35,55	a = 7,3410 b = 7,3410 c = 5,2700
<i>Mangan Sulfur (Mn S)</i>	<i>Cubic</i>	0,4	4,442	66,03	a = 5,0670 b = 5,0670 c = 5,0670

LAMPIRAN 8
HASIL ANALISIS
DENGAN MENGGUNAKAN RUMUS
SCEHRRER

Untuk Sampel Titik A mineral *Silicon Dioksida* (SiO_2)

Diketahui:

$$k = 0,9$$

$$\lambda = 1,540600 \text{ \AA} = 0,1540600 \text{ nm}$$

$$B = 0,1600^\circ$$

$$B = \frac{(0,1600^\circ \times \pi)}{180} = 0,0028$$

$$2\theta = 26,26^\circ$$

$$\theta = \frac{26,26^\circ}{2}$$

$$\theta = 13,13^\circ$$

Ditanyakan: D.....?

Penyelesaian:

$$D = \frac{k\lambda}{B \cos \theta}$$

$$D = \frac{0,9 \times 0,1540600}{0,0028 \times \cos 13,13^\circ}$$

$$D = 51,35 \text{ nm}$$

Dengan menggunakan persamaan yang sama maka di dapat nilai ukuran Kristal untuk mineral pada titik B dan titik C



LAMPIRAN 9
HASIL ANALISIS DARI SOFTWARE
MATCH 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN SURAT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 057 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Ketua Jurusan FISIKA Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 10 Januari 2019, hal Pergantian Dosen Pembimbing Skripsi an. KURNIAWAN NIM : 60400115007 dengan Judul : "Sintesis dan Karakterisasi Nanosilika Menggunakan Metode Kepresipitasi Berbasis Pasir Kuarsa Di Pantai Udung Desa Tubo Sendana Kabupaten Majene"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberhentikan Saudara Ria Reski Hamzah, S.Pd., M.Pd. sebagai Pembimbing Kedua,
Kedua : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. Rahmaniah, S.Si., M.Si. sebagai Pembimbing Pertama,
2. Ihsan, S.Pd., M.Si. sebagai Pembimbing Kedua,
Ketiga : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 09 Januari 2019

Dekan,



Prof. Dr. Anfuddin, M.Ag.
NIP. 196912051993031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : *67A* Un.6/FST/PP.00.9/02/2019

Makassar, *80* Februari 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi**

Kepada Yth
Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala BPKMD Prov. Sulawesi Selatan

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Kurniawan
NIM	: 60400115007
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah, S.Si.,M.Si 2. Ihsan, S.Pd.,M.Si


Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul
**"Karakterisasi Nano Silika Menggunakan Metode Kopesipitas Berbasis Pasir Kuarsa Di
Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat".**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di, "

1. Pantai Udung, Desa Tubo Tengah, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene Sulawesi Barat
2. Laboratorium Mikrostruktur Jurusan Fisika Fakultas MIPA UNM
3. Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jl. Jend. Ahmad Yani No. 105 Deteng-Deteng Majene
Telp. (0422) 21353 Email : kesbangpolitik2@gmail.com

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070 / 164 / III / 2019

1. Dasar : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan peraturan Menteri dalam Negeri RI No. 64 Tahun 2011 Pedoman Penerbitan Rekomendasi/Izin Penelitian;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene.
2. Menimbang : 1. Untuk Tertib administrasi pelaksanaan kegiatan penelitian dalam lingkup Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Majene perlu adanya Rekomendasi Penelitian.
2. Surat Permohonan Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulbar Nomor: 11822/S.01/PTSP/2019 tanggal 25 Februari 2019.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene, memberikan Rekomendasi/Izin Kepada :

Nama : KURNIAWAN
 N I M : 60400115007
 Pekerjaan : Mahasiswa Uin Alauddin Makassar
 Alamat : Jl. Karaeng Makkawari, Samata - Gowa

Untuk melakukan penelitian di Kelurahan Baurung Kec. Banggae Timur yang dilaksanakan Mulai 01 Maret s.d 01 Mei 2019, dengan Proposal berjudul :

**“ KARAKTERISASI NANOSILIKA BERBASIS PASIR KUARSA DI PANTAI UDUNG
 KABUPATEN MAJENE SULAWESI BARAT DENGAN METODE X-RAY DIFFRACTION “**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian tersebut dengan ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
2. Sesudah melaksanakan kegiatan, yang bersangkutan diharapkan melapor kepada Bupati Majene melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majene dengan menyeraikan 1 (satu) eksamplar foto copy hasil kegiatan.
3. Surat Rekomendasi ini dinyatakan tidak berlaku lagi setelah sampai waktu yang telah ditentukan serta dinyatakan sah apabila telah diberikan nomor register sah saat yang bersangkutan telah melapor sebagaimana ketentuan poin 2 (dua) diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Majene, 4 Maret 2019



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Majene (Sbg. Laporan);
2. Dan Dim 1401 Majene;
3. Kapolres Majene;
4. Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Majene;
5. Camat Banggae Timur;
6. Rektor UIN Alauddin Makassar;
7. Sdri. NurHalimah;
8. Arsip;

Nomor Register Sah :

--



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : *093*/Un.6/FST/PP.00.9/03/2019

Makassar, *05* Maret 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Kepala Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Kurniawan
NIM	: 60400115007
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah, S.Si.,M.Si 2. Ihsan, S.Pd.,M.Si

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul
"Karakterisasi Nano Silikon Menggunakan Metode Kepresipitas Berbasis Pasir Kuarsa Di
Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di, "Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan
Teknologi UIN Alauddin Makassar"

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Dekan
Kuasa Nomor : B.826/Un.06/F ST/KP.07.6/02/2019
Tanggal 27 Februari 2019

N. Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.
NIP. 19631231 199503 1 006

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Palong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : **094/Un.6/FST/PP.00.9/03/2019**

Makassar, **05** Maret 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi**

Kepada Yth
**Kepala Laboratorium Mikrostruktur Jurusan Fisika
Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar (UNM)**

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Kurniawan
NIM	: 60400115007
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Rahmaniah, S.Si.,M.Si 2. Ihsan, S.Pd.,M.Si

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul
**"Karakterisasi Nano Silikon Menggunakan Metode Kepresipitas Berbasis Pasir Kuarsa Di
Pantai Udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat"**.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di, "**Laboratorium Mikrostruktur Jurusan Fisika
Fakultas MIPA UNM**"

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kekasamanya kami ucapkan terima kasih

Dekan,
Kuasa Nomor : **B.826/Un.06/F ST/KP.07.6/02/2019**
Tanggal **27** Februari 2019

Dr. Muhsin Wahid Maloko, M.HI.
NIP. 196312311995031006

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2128 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **KURNIAWAN, NIM 60400115007, tertanggal 28 Agustus 2019**, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Sahara, S.Si., M.Si., Ph.D.
Sekretaris : Hernawati, S.Pd., M.Pfis
Pembimbing 1 : Rahmaniah, S.Si., M.Si
Pembimbing 2 : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Penguji 1 : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.
Penguji 2 : Dr. Muh.Sadik Sabry, M.Ag.
Pelaksana : Hadiningsih, S.E.
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 28 Agustus 2019





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2108 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**


DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif : KURNIAWAN, NIM: 60400115007
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
 - Ketua** : Dr.M.Thahir Maloko, M.HI.
 - Sekretaris** : Nurman Najib,S.Ag., M.M.
 - Penguji 1** : Dr.H.M.Sadik Sabry, M.Ag.
 - Penguji 2** : Rahmaniah,S.Si., M.Si.
 - Penguji 3** : Ihsan, S.Pd., M.Si.
 - Pelaksana** : Hadiningsih, S.E.
 2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
 4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
 5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 28 Agustus 2019

Dekan


Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.
 Nip.19710412 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : **3400** /Un.6/FST/PP.00.9/08/2019 Samata Gowa, **30** Agustus 2019
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi**

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/M ahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Kurniawan
NIM : 60400115007
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : Karakterisasi Nanosilika Berbasis Pasir Kuarsa di Pantai udung Kabupaten Majene Sulawesi Barat dengan Menggunakan Metode X-Ray Diffraction (XRD)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu/04 September 2019
Waktu : 10.00-11.00 Wita
Tempat : Fakultas Sain tek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.


Wassalam



Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd.
NIDN 19710412 200003 1 001

Tembusan :
Mahasiswa ybs.

ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R