

**ISOLASI MIKROORGANISME PENDEGRADASI POLIMER**  
***HIGH DENSITY POLYETHYLENE***  
**(HDPE)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**NUR ASMI**

**NIM: 60500116014**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Asmi  
NIM : 605001160014  
Tempat/tgl Lahir : Bulukumba/ 07 Juni 1998  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Perumahan Zarindah Permai Blok J/16  
Judul : Isolasi Mikroorganisme Pendegradasi Polimer *High Density Polyethylene* (HDPE)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Oktober 2020

Penyusun



Nur Asmi

Nim: 60500116014

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Isolasi Mikroorganisme Pendegradasi polimer High Density Polyethylene (HDPE)*”, yang disusun oleh Nur Asmi, NIM: 60500116014, mahasiswa jurusan kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 16 November 2020 bertepatan dengan 01 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 16 November 2020 M  
01 Rabiul Akhir 1442 H

#### DEWAN PENGUJI

<b>Ketua</b>	: Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M. Pd	(.....)
<b>Sekretaris</b>	: Rahmaini Gani, S. Pd., M. Sc	(.....)
<b>Munaqisy I</b>	: Aisyah, S. Si., M. Si	(.....)
<b>Munaqisy II</b>	: Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag	(.....)
<b>Pembimbing I</b>	: Dr. Maswati Baharuddin, S. Si., M.Si	(.....)
<b>Pembimbing II</b>	: Amalyah Febryanti, S. Si., M. Si	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

  
Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M. Pd  
NIP. 19710412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Isolasi Mikroorganisme Pendegradasi Polimer High Density Polyethylene (HDPE)**”. Salam serta salawat selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa proses selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada kedua orang tua (Marse dan Hartatia) serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materi. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan barokah-Nya.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak di bawah ini yang banyak membantu penulis:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan sejawaran.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si, selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
5. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, M.Si dan Ibu Amalyah Febryanti, S.Si., M.Si, selaku Pembimbing I dan II atas segala bimbingan dan arahnya yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan yang sangat banyak memberikan kontribusi ilmu dan waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Aisyah, S.Si., M.Si dan Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag, selaku penguji I dan penguji II yang berkenan memberikan kritik dan saran bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Jurusan Kimia dan staf serta karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Segenap laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam proses penelitian. Terkhusus untuk Kak Fitria Azis, S.Si., S.Pd., selaku Laboran di Laboratorium Biokimia yang telah sabar membimbing kami selama proses penelitian berlangsung.
9. Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi. Terima kasih atas segala didikan dan bantuan yang diberikan kepada kami selama kami kuliah hingga sekarang ini.
10. Teman partner penelitian saudari Irma Rahayu dan Lilis Sumarlina yang telah membantu dalam proses penelitian dan penulisan skripsi.
11. Teman-teman L16AN (Kimia angkatan 2016) terutama kimia A dan

sahabat yang sangat selalu mendukung (Nurbaeti HJ, Rima Melani, Nur Indah, Hijrawati, Siti Fatimah Ramadani, Darmawati) serta partner peneliti di Laboratorium Biokimia (Wulan Wahyuningsih, Wirna Dwi Basri, Muliani) yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya membantu dalam proses penelitian.

12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang banyak membantu baik dalam proses penulisan skripsi ini maupun dalam proses penelitian.

Akhir kata penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik dan semoga segala aktifitas keseharian kita selalu bernilai pahala oleh Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Samata, Oktober 2020

Penulis,



**Nur Asmi**

**NIM: 60500116014**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. Plastik.....	8
B. Mikroorganisme .....	13
C. Biodegradasi.....	17
D. Mikroorganisme Pendegradasi Plastik.....	20
E. <i>Fourier Transform Infrared</i> (FTIR) .....	24

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	26
A. Waktu dan Tempat .....	26
B. Alat dan Bahan.....	26
C. Prosedur Penelitian.....	27
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	31
A. Hasil Pengamatan.....	31
B. Pembahasan.....	37
1. Isolasi dan Identifikasi Morfologi Mikroorganisme.....	37
2. Pengujian Zona Bening .....	41
3. Penentuan Berat Kering Plastik Uji .....	42
4. Uji FTIR .....	46
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	51
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	51
<b>LAMPIRAN</b> .....	57
<b>BIOGRAFI</b> .....	79


**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Karakteristik Jenis Plastik.....	12
Tabel 4.1 Karakteristik Makroskopis Isolat Bakteri .....	32
Tabel 4.2 Karakteristik Makroskopis Isolat Jamur .....	32
Tabel 4.3 Pengukuran Zona Bening.....	34
Tabel 4.4 Persentase Berat Kering Plastik.....	35
Tabel 4.5 Analisis Gugus Fungsi Plastik Uji Sebelum dan Sesudah Biodegradasi .....	36



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Mekanisme Biodegradasi Polietilen.....	22
Gambar 4.1 Isolat Bakteri dan Jamur.....	31
Gambar 4.2 Zona Bening yang dibentuk oleh Isolat Bakteri.....	33
Gambar 4.2 Mekanisme Reaksi PE.....	45
Gambar 4.3 Spektrum FTIR Plastik Uji Sebelum Biodegradasi .....	47
Gambar 4.4 Spektrum FTIR Plastik Uji Setelah Biodegradasi.....	48



**ABSTRAK**

**Nama** : Nur Asmi

**Nim** : 60500116014

**Judul** : **Isolasi Mikroorganisme Pendegradasi Polimer *High Density Polyethylene* (HDPE)**

---

Isolasi mikroorganisme pendegradasi polimer HDPE telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi morfologi dan menentukan potensi mikroorganisme dalam mendegradasi plastik jenis HDPE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah isolasi dan identifikasi bakteri, skrining bakteri pendegradasi plastik, serta uji biodegradasi dengan penentuan persentase kehilangan bobot dan analisis FTIR. Hasil yang diperoleh adalah terdapat 17 jumlah isolat dari proses isolasi. Zona bening terbesar ditunjukkan oleh isolat A<sub>11</sub>P. Potensi biodegradasi terbesar selama 4 bulan dengan persentase 17.9104% ditunjukkan oleh isolat A<sub>12</sub>P. Isolat tersebut memiliki bentuk koloni tidak beraturan, warna putih, elevasi cembung dan permukaan yang licin. Analisis FTIR menunjukkan bahwa kehadiran gugus C=O mengindikasikan terjadinya reaksi oksidasi dan kinerja enzim oleh mikroba. Dengan demikian, isolat tersebut memiliki potensi dalam mendegradasi plastik HDPE.

**Kata Kunci:** Biodegradasi, FTIR, HDPE, Mikroorganisme, Plastik

**ABSTRACT**

**Name** : Nur Asmi  
**Nim** : 60500116014  
**Title** : Isolation of High Density Polyethylene (HDPE) Polymer-Degrading Microorganisms.

---

Isolation of HDPE polymer-degrading microorganisms has been studied. This study aims to identify the morphological identification and to determine the potentiality of microorganisms in degrading type of HDPE plastics. The methods used in this research were isolation and identification of bacteria, screening of plastic-degrading bacteria, and biodegradation test by determining the percentage of weight loss and FTIR analysis. The results obtained were that there were 17 isolates from the isolation process. The largest zone of inhibition was shown by isolate A<sub>11</sub>P. The potentiality of the greatest biodegradation for 4 months with a percentage of 17.9104% was shown by isolate A<sub>12</sub>P. The isolate has irregular colony shape, white color, convex elevation and slippery surface. FTIR analysis showed that the presence of the C=O group indicated the occurrence of oxidation reactions and enzyme performance by microbes. Therefore, these isolates have the potentiality to degrade HDPE plastics.

**Key words:** Biodegradation, FTIR, HDPE, Microorganism, Plastics

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Pencemaran lingkungan telah menjadi permasalahan global yang dihadapi negara saat ini, tidak hanya dirasakan oleh negara maju tetapi juga dialami oleh negara berkembang. Penyebab terjadinya pencemaran tersebut ialah adanya benda asing masuk ke dalam lingkungan sehingga mengakibatkan kerusakan komposisi dari komposisi awalnya. Dengan demikian, makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di sekitarnya mengalami penurunan populasi. Hal ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang tercantum pada Q.S. Al Rum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Tafsir Jalalayn menyebutkan bahwa (telah tampak kerusakan di darat) disebabkan terhentinya hujan dan menipisnya tumbuh-tumbuhan (dan di laut). Maksudnya di negeri-negeri yang banyak sungainya menjadi kering (disebabkan perbuatan tangan manusia) berupa perbuatan maksiat (supaya Allah merasakan kepada mereka) dapat dibaca *liyudziiqahum* dan *linudziiqahum*, kalau dibaca *linudziiqahum* artinya supaya kami merasakan kepada mereka (sebagian dari akibat perbuatan mereka) sebagai hukumannya (agar mereka kembali) supaya mereka bertobat dari perbuatan-perbuatan maksiat.

Ayat di atas menjelaskan bahwa telah terjadi kerusakan (fasaadu) di bumi baik di darat (fil-barri) maupun di laut (wal-bahri) yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Salah-satu fenomena kerusakan yang terjadi, yaitu lingkungan yang tercemar. Hal ini terjadi karena pembuangan limbah secara bebas di alam. Padahal limbah tersebut sangat merugikan lingkungan karena itu dapat merubah komposisi lingkungan sehingga makhluk hidup yang berhabitat di sekitarnya mengalami penurunan populasi. Selain itu, kesuburan tanah juga menurun sehingga tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa telah muncul berbagai kerusakan di dunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal perang dan kapal-kapal selam. Hal itu tiada lain karena akibat dari apa yang dilakukan oleh umat manusia berupa kezaliman, banyak yang telah lenyap perasaannya dari pengawasan Yang Maha Pencipta. Mereka melupakan sama sekali akan hari hisab, hawa nafsu terlepas bebas dari kalangan sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di muka bumi. Karena tidak ada lagi kesadaran yang timbul dari dalam diri mereka, dan agama tidak dapat berfungsi lagi untuk mengekang hawa nafsunya serta mencegah keliarannya Akhirnya Allah swt. memberikan kepada mereka balasan dari sebagian apa yang telah mereka kerjakan berupa kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan lalu yang berdosa. Barangkali mereka mau kembali dari kesesatannya lalu bertaubat dan kembali kepada jalan petunjuk.

Tafsir diatas menjelaskan bahwa telah terjadi berbagai kerusakan akibat kezaliman manusia. Salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan yaitu dengan merusak lingkungan seperti buang sampah sembarangan tanpa memikirkan bahaya yang ditimbulkan sehingga menumpuknya jumlah limbah dilingkungan.

Limbah merupakan produk sisa atau buangan yang tidak dimanfaatkan lebih lanjut baik dalam sektor industri maupun dalam sektor rumah tangga. Berbagai limbah yang dihasilkan pada dasarnya dapat berupa limbah cair, gas, dan padat. Salah-satu produk jenis limbah padat yaitu plastik.

Plastik sebagai polimer sintesis termasuk salah-satu bahan yang paling banyak digunakan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, dan industri. Plastik merupakan makromolekul yang terbentuk melalui proses polimerisasi dari unit monomer yang digabung sehingga membentuk polimer yang tersusun dengan rantai panjang sehingga menyebabkan plastik sulit terurai dan membutuhkan waktu biodegradasi puluhan tahun (Sriningsih dan Maya, 2015: 67). Penggunaan plastik khususnya di Indonesia mencapai peringkat ke dua setelah Tiongkok. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan laporan dari Dirjen pengelolaan limbah, sampah, dan B3, jumlah sampah di Indonesia tahun 2019 mencapai 68 juta ton yang terbagi atas sampah plastik 9,52 juta ton atau setara dengan 14% dari jumlah sampah secara keseluruhan (Sulistyarini, dkk., 2017: 169-170). Penggunaan plastik diproduksi secara besar-besaran karena tahan lama, fleksibel, ringan, dan mudah dibentuk. Namun, di sisi lain itu sangat merugikan lingkungan karena sifatnya yang sulit terurai sehingga mampu menurunkan kesuburan tanah (Surono dan Ismanto, 2016: 32). Kandungan al-quran juga terdapat larangan untuk merusak lingkungan sekitar seperti dijelaskan dalam Q.S. al-A'raf/7: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di Bumi (setelah diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah. Maka Allah Swt. melarang hal tersebut, dan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah-Nya dan berdoa kepada-Nya serta berserah diri dan memohon belas kasihan-Nya karena sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu mereka yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan berbuat kerusakan (tufsiduu) di bumi karena semua ciptaan Allah Swt. bermanfaat bagi makhluk hidup. Jika itu tidak dirawat dengan baik maka semua makhluk yang ada di bumi akan dibahayakan. Sesungguhnya segala kebaikan dan keberkahan diperuntukkan oleh orang-orang yang selalu berbuat baik. Salah-satu langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk tidak merusak lingkungan yaitu dengan mendegradasi limbah untuk meminimalisasi sampah plastik dengan menggunakan metode biodegradasi.

Biodegradasi dilakukan untuk menyeimbangkan sistem ekologis lingkungan. Teknik ini mampu mendegradasi suatu bahan kimia dengan memanfaatkan makhluk hidup seperti mikroorganisme berupa jamur, alga, dan bakteri (Hasanah dan Maya,

2015: 45). Proses biodegradasi dengan memanfaatkan mikroorganisme berperan dalam memecah polimer alam, seperti lignin dan selulosa. Begitu pula peran mikroorganisme memecah polimer sintesis, seperti polietilen dan polisterin (Fadlilah dan Shovitri, 2014: 40). Mikroorganisme pendegradasi plastik dapat disolasi dari tanah. Keberadaan bakteri pada tanah berfungsi untuk menjaga sifat fisik, kimia dan biologis komposisi tanah. Kandungan bahan organik dan anorganik yang tertimbun berjuta-juta tahun dalam tanah mengakibatkan berkurangnya kesuburan tanah dan memengaruhi keadaan sekitarnya meskipun dalam tanah tersebut. Salah-satu contoh mikroorgnsisme tanah yang diisolasi dari tanah tempat pembuangan akhir (TPA) mampu mendegradasi plastik yaitu bakteri *Pseudomonas* (Islami, 2013: 165). Proses metabolisme bakteri ini mampu memecah struktur polimer menjadi monomer dengan memanfaatkan enzim yang dimiliki, yaitu enzim lipase, esterase dan serine hidrolase (Sriningsih dan Maya, 2015: 67). Enzim tersebut berinteraksi dengan permukaan polimer sehingga dapat memecah ikatan hidrolitik dari polimer yang kemudian diubah menjadi bentuk lebih sederhana, itu dapat berupa monomer, dimer, atau trimer. Plastik yang terdegradasi oleh mikroorganisme dapat melalui dua tahap, yaitu secara aerobik dan anaerobik menghasilkan karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) dan air (H<sub>2</sub>O) sebagai produk akhir dari proses metabolismenya (Asmita, dkk., 2015: 78).

Devi, dkk (2019: 558) mengungkapkan bahwa isolasi sampel tanah pesisir telah diidentifikasi mikroorganisme dari genus *Bacillus* sp. dan *Pseudomonas* sp. dimana telah melakukan biodegradasi HDPE dengan persentase kehilangan berat kering 8% dari berat awalnya. Munir, dkk (2018: 5) melaporkan *Trichoderma viridae*, jenis jamur yang diperoleh dari TPA, mampu mendegradasi plastik jenis LDPE sebesar 5,13%. Selain itu, *Asperigillus niger* memiliki potensi degradasi

sekitar 6,3% selama masa inkubasi 45 hari. Rohmah, dkk (2018: 62) menyebutkan bahwa *Asperigillus turreus* menghasilkan persentase degradasi plastik tertinggi sekitar 3,25% dalam 30 hari masa inkubasi. Agustien, dkk. (2016: 184) mengatakan bahwa degradasi tertinggi plastik polietilen ditampilkan oleh bakteri *Pseudomonas* sp. sebesar 11,7% dan bakteri *subtilis* sp. sebesar 0,9 % dalam masa degradasi 4 pekan. Inas, dkk (2017: 61) menyebutkan bahwa hasil isolasi mikroorganisme tanah TPA teridentifikasi sebagai spesies *Ochrobactrum anthropic*. Spesies tersebut mendegradasi HDEP 20%. Sedangkan, mikroorgansime yang mencirikan spesies *Pseudomonas aeruginosa* mendegradasi LDEP sebesar 18,75%.

Beberapa penelitian lain yang telah dilakukan di antaranya, Asmita, dkk (2015: 77) melaporkan bahwa persentase kehilangan berat dari PET oleh *B. subtilis* yang diisolasi dari tanah kebun adalah 5,91%. Sedangkan, persentase kehilangan berat dari PET oleh *B. subtilis* yang diisolasi dari tanah sampah adalah 29,411%. Degradasi PET oleh bakteri yang diisolasi dari tanah sampah menunjukkan persentase terbesar. Hasil yang diperoleh tersebut dapat diketahui dengan menghitung persentase kehilangan berat pada plastic. Selain itu, analisis FTIR juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi terbentuknya atau hilangnya gugus fungsi pada plastik yang telah didegradasi oleh mikroorganisme (Devi, dkk., 2019: 550).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian isolasi mikroorganisme pendegradasi polimer HDPE dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi morfologi mikroorganisme dan banya dalam mendegradasi HDPE.

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana identifikasi morfologi mikroorganisme yang mampu mendegradasi polimer HDPE?
2. Bagaimana potensi mikroorganisme untuk mendegradasi polimer HDPE?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi morfologi mikroorganisme yang mampu mendegradasi polimer HDPE.
2. Menentukan potensi mikroorganisme untuk mendegradasi polimer HDPE.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengisolasi mikroorganisme pendegradasi polimer HDPE.
2. Untuk mengetahui potensi mikroorganisme pendegradasi senyawa polimer HDPE.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Plastik***

Plastik merupakan makromolekul yang termasuk dalam salah-satu polimer sintesis yang memiliki rantai panjang sehingga membutuhkan rentang waktu degradasi yang cukup lama (Asmita, dkk., 2015: 78). Polimer tersusun dari unit monomer yang terikat oleh ikatan kimia (Parwaningrum, 2016: 142). Unsur dasar penyusun plastik terdiri atas unsur karbon (C), oksigen (O), dan hidrogen (H). Di samping itu, plastik juga tersusun dari senyawa organik dengan nilai (n) sebagai rantai samping yang berbeda (Pangestu, dkk., 2016: 25). Komposisi plastik terdiri dari *acrylonitrile butadine styrene* sebanyak 5%, polietilen tereftalat (PET) sebesar 5%, polivinil klorida (PVC) sebanyak 5%, polisterin (PS) sebesar 7%, poliprolin (PP) sebanyak 16%, polietilen (HDPE dan LDPE) sebesar 46%, dan berbagai polimer lainnya (Praputri, dkk., 2016:160).

Produksi plastik di berbagai negara setiap tahunnya lebih dari 100 juta ton dengan sampah plastik yang tertimbun di tanah mencapai 40% (Firdaus, dkk., 2019: 1). Selama 3 dekade plastik digunakan dalam jumlah yang besar dan digunakan dalam berbagai sektor industri seperti industri makanan, pakaian, dan tekstil (Fadlilah dan Shovitri, 2014: 40). Beberapa keunggulan plastik antara lain ekonomis, fleksibel, kuat, tidak mudah busuk, tidak mudah pecah, dapat dikombinasikan dalam banyak warna (Agustien, dkk., 2016: 183), ringan, transparan, murah, dan mudah dalam perawatan dan penyimpanannya (Botulinum dan Fanani, dkk., 2003: 160). Namun demikian, peningkatan jumlah plastik menimbulkan berbagai macam masalah. Hal

tersebut karena plastik tidak dapat terurai dengan mudah. Apabila plastik dibakar maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan yang lebih serius. Ini karena hasil pembakaran menghasilkan senyawa karsinogen, seperti karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ), nitrogen oksida (NO), sulfur dioksida ( $\text{SO}_2$ ), poli-kloro dibenzodioxin, dan poli-kloro dibenzofuran sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, di antaranya kerusakan paru-paru dan kulit (Sulistyarini, dkk., 2017: 170). Di sisi lain jika sampah plastik ditimbun secara terus-menerus maka akan mengurangi kesuburan tanah. Ketika dilakukan proses daur ulang hanya mampu mengatasi 25% jumlah sampah plastik (Zusfahair, dkk., 2007: 98).

Menurut Salina, dkk (2017: 6-7), plastik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Termoplastik

Termoplastik merupakan jenis plastik yang tidak tahan terhadap suhu tinggi sehingga akan melebur dan mengeras kembali pada suhu yang lebih rendah. Jenis plastik ini bersifat fleksibel, memiliki berat molekul dan titik leleh yang rendah, mudah larut dengan pelarut yang sesuai, struktur molekul bercabang, dan linear serta dapat didaur ulang. Contoh plastik jenis ini di antaranya adalah polivinil klorida (PVC), polisterina (PS), polietilena (PE) dan poliprolina (PP).

2. Termoset

Termoset memiliki sifat yang bertolak belakang dengan termoplastik. Jenis plastik ini bersifat kaku sehingga sulit untuk didaur ulang, tahan terhadap asam maupun basa, tidak larut dalam berbagai pelarut, serta tidak akan kembali dalam bentuk semula ketika kembali pada suhu rendah setelah dipanaskan. Jenis plastik

ini di antaranya peralatan fotografi, fitting lampu listrik, asbak, radio silikon, dan epoksida.

Menurut Karuniastuti (2013: 7-8), jenis-jenis polimer sebagai berikut:

1. Polietilen tetraftalat (PET)

Jenis plastik PET memiliki titik leleh 85 °C yang banyak digunakan untuk serat sintesis di seluruh dunia mencapai kisaran 60%. Proses pembuatan PET menggunakan bahan yang dikenal dengan nama antimon trioksida, memiliki efek berbahaya bagi para pekerja karena bahan tersebut mudah masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernafasan ketika menghirup debu yang mengandung senyawa tersebut. Sehingga terkontaminasi senyawa ini dalam periode yang lama akan mengalami iritasi kulit dan gangguan saluran pernafasan.

2. *High Density Polyethylene* (HDPE)

HDPE termasuk salah-satu jenis plastik yang paling banyak digunakan karena plastik tersebut aman. Selain itu, HDPE juga dapat mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik dengan bahan yang dikemasnya. Meskipun itu termasuk dalam taraf aman, jika plastik tersebut digunakan secara berangsur-angsur juga akan melepaskan senyawa antimon trioksida dimana senyawa itu dapat menyebabkan penyakit berbahaya bagi tubuh. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi dibandingkan dengan plastik dengan kode PET.

3. Polivinil klorida (PVC)

Karakteristik bahan ini memiliki titik leleh 70-140 °C sehingga lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia dan minyak. PVC mengandung DEHA yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas saat bersentuhan langsung dengan

makanan tersebut. Hal itu berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan penurunan berat badan. Jika jenis plastik ini dibakar maka itu dapat mengeluarkan racun.

#### 4. *Low Density Polyethylene (LDPE)*

Apabila ditinjau dari sifat fisiknya, polimer jenis ini bersifat kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Suhu di bawah 60 °C sangat resisten terhadap senyawa kimia sehingga dapat dikategorikan memiliki daya proteksi yang baik terhadap air dan kurang baik untuk oksigen dan gas lainnya. Keunggulan plastik ini dapat digunakan sebagai wadah makanan, plastik kemasan, dan botol yang lunak.

#### 5. Polipropilena (PP)

Karakteristik PP yaitu transparan, kuat, ringan, daya tembus uap rendah, tahan panas, serta titik lelehnya 165 °C. Polimer jenis ini aman sebagai kemasan berbagai produk makanan ataupun minuman.

#### 6. Polistirena (PS)

PS termasuk salah-satu polimer aromatik yang menghasilkan senyawa stirena ketika bersentuhan langsung dengan makanan. Polimer ini memiliki titik leleh 95 °C. Jenis plastik ini sangat berbahaya bagi tubuh karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit serius, di antaranya menyerang kesehatan otak, menurunkan kesuburan hormon estrogen pada wanita, dan menurunkan pertumbuhan sistem saraf.

#### 7. *Other*

Plastik dengan kode *other* artinya mengandung bahan stirena akrilonitril (SAN), akrilonitril butadina stirena (ABS), dan polikarbonat nilon (PC). Plastik ini sangat disarankan untuk tidak digunakan sebagai kemasan makanan ataupun

minuman karena dapat menghasilkan senyawa bisfenol-A dimana senyawa ini dapat menurunkan sistem hormon, kromosom pada ovarium, dan mengubah fungsi imun dalam tubuh.

**Tabel 2.1** Karakteristik Jenis Plastik

Kode	Tipe	Kegunaan
	PET atau PETE	Botol minum, serat tekstil, bahan pengisi bantal
	HDPE	Botol krim, susu, shampo, pembersih, dan kantong kresek
	V atau PVC	Pipa, botol jus, kotak pupuk
	LDPE	Kotak es krim, kantong sampah
	PP	Kotak es krim, kotak makanan, sedotan
	PS	Botol yoghurt, cangkir minuman panas, baki, wadah siap saji, plastik meja
	OTHER	Acrylic, nilon dan botol minuman olahraga

(Sumber: Wahyudi, dkk., 2018: 60)

## B. Mikroorganisme

Mikroorganisme atau mikroba merupakan makhluk yang berukuran beberapa mikron atau lebih kecil lagi. Mikroorganisme bersifat uniseluler atau bersel tunggal dan multiseluler ataupun bersel banyak. Sel tersebut berperan untuk replikasi diri, tumbuh, dan berkembang serta memperoleh energi (Faridah dan Sari, 2019: 34). Mikroba termasuk salah-satu makhluk hidup yang memiliki keanekaragaman tinggi. Biomassa mikroba mencapai 60% yang tumbuh dan berevolusi selama 3,8 miliar tahun (Mudatsir, 2007: 2). Mikroorganisme dapat hidup di berbagai habitat seperti tanah, air, udara, kulit, debu, dan selaput lendir. Beberapa jenis mikroorganisme yaitu bakteri, fungi, protozoa, virus, dan lain sebagainya (Susilowati, 2001: 110). Hal ini sejalan dengan kandungan al-qur'an yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dicipta Allah SWT tidaklah sia-sia, sebagaimana tertera dalam Q.S. Sad/38: 27.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka”.

Menurut tafsir al-misbah menjelaskan bahwa Kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta semua yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Ini hanya sangkaan orang-orang kafir sehingga mereka semena-mena memberikan keputusan sesuai hawa nafsunya. Dan itu, mereka akan memperoleh siksa yang pedih berupa api neraka.

Ayat di atas memaparkan mengenai segala sesuatu dicipta Allah Swt. tidaklah sia-sia (baathilaa) melainkan berguna bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Maka seharusnya sebagai hamba Allah Swt. sudah sepantasnya untuk yakin, menjaga dan menggunakan semua ciptaan Allah Swt. dengan sebaik-baiknya meskipun sesuatu tersebut berukuran kecil seperti halnya mikroba.

Bakteri menurut istilah berasal dari bahasa Yunani yaitu *bakterion* yang berarti tongkat atau benang (Puspitasari, dkk., 2012: 1). Bakteri merupakan salah-satu dari jenis mikroorganisme yang bersifat prokariotik (bersel tunggal) yang hidup secara berkoloni (Holderman, dkk., 2017: 14). Mereka dapat hidup di berbagai habitat sehingga keberadaan bakteri di alam sangat banyak. Mereka mampu mengubah senyawa kompleks menjadi lebih sederhana untuk menunjang keberlangsungan hidupnya (Hatmanti, 2000: 31). Bakteri dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri yang termasuk ke dalam bakteri gram positif dan negatif yaitu *Staphylococcus aureus* (Holderman, dkk., 2017: 14). Salah-satu faktor pertumbuhan bakteri, yaitu suhu. Jika interval suhu menunjukkan 25 °C, 35 °C, dan 37 °C mengakibatkan laju pertumbuhan bakteri sangat cepat (Puspita, dkk., 2017: 48). Menurut Muhonja (2018: 2), bakteri yang dapat mendegradasi PE yaitu *Pseudomonas* dan *Bacillus subtilis*. *Ochrobactrium anthropic* mampu mendegradasi plastik jenis HDPE (Inas, dkk., 2017: 58).

Menurut Chairani, dkk (2016: 31-32), beberapa genus bakteri yang termasuk dalam bakteri tanah sebagai berikut:

1. Genus *Bacillus*

Genus *Bacillus* termasuk salah-satu bakteri yang dapat dimanfaatkan dalam skala industri. Bakteri ini berbentuk batang, bersel satu, dan termasuk bakteri decomposer. Bakteri ini berperan dalam meningkatkan kesuburan tanah juga dapat melarutkan pelarut organik seperti pelarut fosfat dan mendegradasi senyawa organik seperti protein, selulosa, dan pati. Klasifikasi bakteri genus *Bacillus* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Divisi : Firmicutes

Kelas : Firmibacteria

Orde : Bacillales

Family : Bacillaceae

Genus : *Bacillus*

2. Genus *Acinetobacter*

Bakteri genus *Acinetobacter* mempunyai peranan dalam mendegradasi selulosa. Selain itu, bakteri ini juga berperan sebagai penghasil enzim protease yang bermanfaat bagi penguaraian protein. Klasifikasi bakteri genus *Acinetobacter* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Divisi : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Orde : Pseudomonadales

Family : Moraxellaceae

Genus : Acinetobacter

### 3. Genus *Pseudomonas*

Genus ini dapat dimanfaatkan sebagai pelarut organik dalam tanah, pendegradasi senyawa organik seperti selulosa, dan penghambat masuknya nitrogen dalam tanah. Adapun klasifikasi bakteri genus *Pseudomonas* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Divisi : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Orde : Pseudomonadales

Family : Pseudomonadaceae

Genus : Pseudomonas

### 4. Genus *Azotobacter*

Genus ini termasuk bakteri yang dapat memecah senyawa organik seperti pendegradasi amilum, karbohidrat, dan selulosa dalam tanah. Berikut klasifikasi bakteri genus *Azotobacter* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Divisi : Proteobacteria

Kelas : Gammaproteobacteria

Orde : Pseudomonadales

Family : Pseudomonadaceae

Genus : Azotobacter

## 5. Genus *Zymomonas*

Klasifikasi bakteri genus *Zymomonas* sebagai berikut:

Kingdom : Bacteria

Divisi : Proteobacteria

Kelas : Alphaproteobacteria

Orde : Sphingomonadales

Family : Sphingomonadaceae

Genus : *Zymomonas*

Jamur adalah mikroorganisme yang dapat hidup di berbagai lingkungan yang berbeda dengan cara memperoleh makanan dari tempat jamur tersebut tumbuh (Alencia, dkk., 2017: 171). Hal itu dilakukan dengan reproduksi seksual maupun aseksual (spora) (Purwanto, dkk., 2017: 79). Berdasarkan selnya, jamur dibagi atas jamur yang bersel tunggal dan ganda. Jamur yang memiliki sel uniseluler atau bersel tunggal disebut khamir. Khamir membelah diri secara aseksual dan memiliki ukuran panjang 2-3  $\mu\text{m}$  sampai 20-50  $\mu\text{m}$  dengan lebar 1-1-  $\mu\text{m}$  (Hasanah dan Maya, 2015: 45). Khamir dapat dijumpai pada tumbuhan biji-bijian dan makanan yang mengandung gula. Khamir berperan dalam proses fermentasi pada bidang industri untuk menunjang perkembangan dunia industri (Suryaningsih, dkk., 2018: 19). Sedangkan fungi yang bersel ganda disebut sebagai kapang. Kapang merupakan salah-satu mikroorganisme multiseluler yang dapat menjadi dekomposer alami dalam berbagai kondisi lingkungan. Kapang mampu mendegradasi plastik dan xenobiotik dari genus *Penicillium* dan *Asperigillus* (Nathania, dkk., 2015: 55).

### ***C. Biodegradasi***

Biodegradasi merupakan salah-satu cara yang dapat digunakan untuk memecah kandungan bahan organik dengan memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, kapang, dan khamir (Inas, dkk., 2017: 167). Biodegradasi terdiri dari dua yaitu biodegradasi aerobik dan anaerob. Biodegradasi aerob juga dikenal sebagai respirasi aerobik yang menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron dan memecah bahan kimia menjadi senyawa organik yang lebih kecil, serta menghasilkan karbon dioksida ( $\text{CO}_2$ ) dan air ( $\text{H}_2\text{O}$ ) sebagai produk akhir. Sedangkan biodegradasi anaerob adalah degradasi yang menggunakan nitrat, sulfat, besi, mangan, dan karbon dioksida sebagai akseptor elektron. Biodegradasi tersebut juga dapat memecah bahan kimia organik menjadi senyawa yang lebih sederhana (Priyanka dan Tiwari, 2011: 1). Biodegradasi secara aerobik dianggap lebih efisien karena mampu menghasilkan populasi bakteri yang lebih banyak dan memperoleh energi yang lebih besar jika dibandingkan dengan biodegradasi anaerob (Zulaika, dkk., 2017: 138),

Proses biodegradasi dapat dilakukan dengan mikroorganisme, yang mana mikroorganisme tersebut memanfaatkan kerja enzim yaitu enzim intraseluler dan multiseluler. Enzim berperan selama proses biodegradasi yaitu dalam memecah polimer kompleks menjadi unit molekul yang lebih sederhana sehingga mengubah molekul dalam bentuk polimer menjadi oligomer, dimer, dan monomer (Sulistyarini, dkk., 2017: 167).

Menurut Islami (2013: 2), faktor-faktor yang mempengaruhi biodegradasi sebagai berikut:

a. Substrat

Komposisi penyusun substrat termasuk salah-satu komponen penting dalam biodegradasi. Jika substrat dan penyusun senyawanya lebih kecil maka proses biodegradasi akan berlangsung cepat. Sebaliknya jika substrat dan senyawa penyusunnya lebih besar maka biodegradasi akan berlangsung lebih lama.

b. Sumber Nitrogen

Umumnya bahan yang digunakan sebagai sumber nitrogen dapat berupa urea, ammonium sulfat, dan ammonium nitrat. Biodegradasi akan berlangsung cepat jika fungi menghasilkan enzim ekstraseluler yang lebih banyak. Sedangkan jika fungi menghasilkan enzim ekstraseluler yang lebih sedikit maka proses biodegradasi berlangsung lama.

c. pH

Suatu enzim akan menguraikan substrat sesuai dengan pH tertentu sehingga kondisi pH juga berperan penting dalam proses biodegradasi. Jika kondisi substrat sesuai pH maka kinerja enzim ekstraseluler optimal.

d. Suhu

Suhu yang tinggi dapat menyebabkan perubahan energi kinetik sehingga jika suhu naik maka enzim akan mengalami denaturasi yang mengakibatkan rusaknya struktur enzim. Sebaliknya, jika suhu rendah maka itu dapat menghambat kinerja enzim.

e. Kelembaban

Tingkat kelembaban yang tinggi dapat mengakibatkan enzim yang dihasilkan sedikit. Namun jika angka kelembaban rendah maka kelarutan nutrien akan menurun.


**D. Mikroorganisme Pendegradasi Plastik**

Mikroorganisme pendegradasi sampah plastik dalam prosesnya yaitu mengubah karbon yang berikatan dengan rantai polimer menjadi karbon dioksida kemudian mengembalikan ke dalam biomolekul. Sehingga sampah plastik pecah dan berat molekulnya cukup rendah untuk dapat didegradasi oleh mikroorganisme (Dwicania, 2014: 141). Degradasi plastik dapat dilakukan melalui tahap enzimatik dan hidrolisis dengan langkah awal yaitu enzim berikatan dengan polimer lalu mengkatalisis terjadinya pemecahan molekul. Selanjutnya polimer yang telah terurai menjadi bentuk sederhana seperti oligomer akan memiliki berat molekul yang rendah kemudian dimineralisasi menjadi  $\text{CO}_2$  dan  $\text{H}_2\text{O}$  (Hasanah dan Maya, 2015: 45).

Mekanisme biodegradasi polimer dengan bakteri dapat dilakukan secara abiotik yaitu proses fotodegradasi yang diawali dengan memutuskan rantai utama karena adanya gugus karbonil ( $\text{C}=\text{O}$ ) lalu terjadi oksidasi pada rantai karbon polimer polietilen. Proses oksidasi ini pada gugus karbon menghasilkan gugus fungsional seperti keton, hidrokarbon dan asam karboksilat yang memiliki berat molekul rendah sehingga permukaan polimer hidrokarbon dapat menyerap air yang mempermudah mikroorganisme dalam proses degradasi. Sifat hidrokarbon tersebut berubah dari sifat yang mengalami perubahan dari gugus yang hidrofobik menjadi hidrofilik yang mempermudah mikroorganisme dalam proses degradasi (Octavianda, dkk., 2016: 34). Karena PP dan PE memiliki hanya gugus  $\text{CH}_2$ , permukaannya hidrofobik. Awal degradasi fisik atau kimia menyebabkan penyisipan gugus hidrofilik pada permukaan

polimer yang membuatnya lebih hidrofilik (penyisipan gugus hidrofilik juga mengurangi energi permukaan). Ketika organisme berhasil menempel ke permukaan, maka organisme tersebut mulai tumbuh dengan menggunakan polimer sebagai sumber karbon (Arutchelvi, dkk., 2018: 10).

Selanjutnya masuk ke tahap proses degradasi secara biotik atau degradasi menggunakan mikroba. Koloni bakteri yang menempel pada plastik akan membentuk biofilm kemudian mikroba memecah molekul kompleks, mengarah ke pembentukan fragmen dengan berat molekul rendah (oligomer), dimer atau monomer. Proses degradasinya yaitu dengan memanfaatkan enzim intraseluler dan ekstraseluler. Senyawa dengan berat molekul rendah ini selanjutnya dimanfaatkan oleh mikroba sebagai karbon dan sumber energi sehingga produk akhir dari biodegradasi yaitu  $\text{CO}_2$ ,  $\text{H}_2\text{O}$ , dan biomassa di bawah kondisi degradasi aerobik (Arutchelvi, dkk., 2018: 10).



**Gambar 2.1** Mekanisme biodegradasi polietilen  
(Sumber: Arutchelvi, dkk., 2018: 18)

Secara umum biodegradasi dengan enzimatik melibatkan dua hal penting. Keduanya adalah penurunan bobot kering plastik dan penambahan gugus fungsi. Pengurangan massa polimer memungkinkan efek katalitik enzim yang hanya dapat beroperasi pada molekul dan memfasilitasi pengangkutan molekul yang lebih kecil melalui membran sel. Secara kimiawi atau biologis reaksi oksidasi sering diperlukan untuk meningkatkan hidrofilitas polimer dengan adanya kelompok fungsional baru seperti alkohol atau karbonil yang dapat meningkatkan menempelnya bakteri pada polimer dan laju degradasi bakteri. Produk degradatif dengan gugus fungsi karbonil dapat dimetabolisme di dalam sel melalui  $\beta$ -oksidasi dan siklus asam trikarboxilik (TCA). Enzim ekstraseluler seperti depolimerase dan hidrolase bekerja pada polimer plastik untuk memecah turunya polimer ke molekul yang lebih kecil (Wilkes and Aristilde, 2017: 585).

Menurut Dwicania (2014: 141), beberapa bakteri memiliki kemampuan untuk mendegradasi plastik antara lain *Staphylococcus* sp., *Pseudomonas* sp., *Streptomyces* sp. dan fungi di antaranya *Fusarium solana*, *Curvularia senegalensis* dan *Aureobasidium pullulans* sp. Berdasarkan hasil penelitian Inas, dkk (2017: 62) menunjukkan bakteri spesies *P. aeruginosa* dan *O. anthropi* mampu mendegradasi polimer plastik dengan ciri utama membentuk zona bening pada media yang mengandung polimer plastik dan berkurangnya berat kering plastik. Proses biodegradasi yang terjadi pada umumnya dipengaruhi oleh interaksi antara enzim yang disekresi oleh mikroorganisme berupa enzim pengkatalis reaksi hidrolisis dan molekul non-enzim yang berasal dari lingkungan ataupun dari mikroorganisme yang dapat merusak struktur polimer. Selama proses degradasi, ekso enzim yang disekresikan oleh mikroorganisme akan memecah polimer kompleks menjadi

senyawa berantai pendek yang dapat diserap oleh membran bakteri dan dapat dipergunakan bakteri sebagai sumber energi (Trevino, dkk., 2012: 259).

#### ***E. Spektrofotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR)***

Pengujian sampel dengan FTIR dilakukan untuk mengetahui ikatan kimia pada sampel dengan diindikasikan berupa puncak-puncak yang berbeda untuk setiap ikatan kimia yang terbentuk. Prinsip dasar alat ini yaitu mengenal gugus fungsi yang terdapat dalam suatu molekul senyawa dari nilai absorbansi inframerah yang dilakukan oleh senyawa tersebut sehingga suatu senyawa dapat dibedakan dengan melihat perbedaan nilai absorbansinya (Sjahfirdi, dkk., 2015: 157). Sedangkan prinsip kerja dari alat FTIR yaitu diawali zat yang akan diukur spektrumnya berupa atom ataupun molekul. Lalu sampel ditembakkan pada sinar sehingga sinar akan menyerap pada sampel, dipantulkan dan dibelokkan. Sinar yang menyerap pada sampel akan diteruskan ke dalam detektor sehingga hanya seberkas sinar yang akan terlihat dari bentuk sinar polikromatis menjadi monokromatis dan akan berubah menjadi sinyal listrik yang akan dideteksi oleh rekorder sehingga spektrum yang dihasilkan dapat muncul pada layar komputer (Pambudi, dkk., 2017: 442). Proses transisi pada absorpsi inframerah berkaitan dengan perubahan vibrasi yang terjadi pada molekul yang mana jenis ikatan pada molekul polimer yaitu C-C, C=C, C-O, dan C=O memiliki nilai frekuensi yang berbeda dengan hasil berupa puncak absorpsi menunjukkan frekuensi karakteristik dalam spektrum inframerah (Rohaeti, 2005).

Bilangan gelombang yang digunakan untuk menentukan struktur kimia PE yaitu rentang  $400\text{-}4000\text{ cm}^{-1}$ . Puncak yang muncul pada absorpsi FTIR dapat membantu dalam menentukan gugus fungsi yang akan terbentuk. Nilai absorpsi hidrokarbon yaitu  $1450$  dan  $1375\text{ cm}^{-1}$ , sedangkan nilai absorpsi ikatan C=C sebesar

1600-1450  $\text{cm}^{-1}$ . Kemudian C=O (karbonil) memiliki nilai absorpsi 1820-1660  $\text{cm}^{-1}$  dan ikatan rangkap tiga memiliki absorpsi pada rentang 330-2150  $\text{cm}^{-1}$  (Rohmah, dkk., 2019: 61-62).



## BAB III

### METODELOGI PENELITIAN

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2020. Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah *Fourie Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) shimadzu, shaker MASQ 7000, laminar air flow Isocide 14644-1, inkubator Haraeus, autoklaf GEA yx-280D, oven Memmert GmbH, neraca analitik kern ABS, desikator, mikropipet Biorad, vortex Wizard, alat-alat gelas pyrex, pemanas listrik Maspion SH-31, pembakar spiritus, bulp dan jarum ose.*

##### **2. Bahan**

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah akuades, alkohol 70%, aluminium foil, bakto agar, bakto pepton, ekstrak daging, gliserol, H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 3%, K<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>, NaCl fis, nistatin, MgSO<sub>4</sub>, sampel tanah TPA, serbuk HDPE, tween 80, polietilen glikol (PEG) dan potongan plastik hitam.

### **C. Prosedur Kerja**

#### **1. Preparasi Sampel**

Sampel tanah diambil dari lokasi TPA menggunakan metode *purposive* sampling. Lalu sampel diambil pada tanah yang mengandung plastik karena diketahui telah terurai secara alami. Kemudian sampel digali dengan kedalaman 10-15 cm dan diambil pada lapisan atas sampel sebanyak 100 gram dengan menggunakan sekop dan dimasukkan ke dalam botol steril. Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam kontainer steril. Setelah itu, sampel dipindahkan pada laboratorium untuk analisis lebih lanjut (Inas, dkk., 2017: 59). Sampel yang diambil berasal dari tanah yang terkontaminasi oleh limbah domestik dan pembuangan air secara serius dalam jangka waktu yang lama (Y. Wang, dkk., 2019: 2).

#### **2. Pembuatan media**

##### **a. Media King's B Agar**

Komposisi media King's B Agar terdiri atas agar 15 g, bakto pepton 20 g,  $K_2HPO_4$  1,5 g,  $MgSO_4$  1,5 g dan gliserol 15 mL yang dilarutkan dalam 1000 mL akuades. Kemudian media disterilisasi dengan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121 °C (Nurhamida, 2009: 9).

##### **b. Media Nutrien Agar (NA)**

Komposisi media NA terdiri dari bakto agar 3,75 g, pepton 2,5 g, NaCl fis 1,25 g dan ekstrak daging 3 g yang dilarutkan dalam 250 mL akuades. Selanjutnya media disterilisasi menggunakan autoklaf selama 15 menit pada suhu 121 °C.

#### **3. Isolasi Bakteri**

Sampel tanah diambil sebanyak 10 gram lalu disuspensikan dengan 90 mL NaCl fis. Kemudian campuran dihomogenkan menggunakan *shaker* selama 30 menit dengan kecepatan 150 rpm. Selanjutnya seri pengenceran dilakukan sampai  $10^{-6}$ .

Setelah itu, hasil pengenceran dipipet masing-masing sebanyak 0,1 mL ke dalam cawan petri yang berisi media King's B Agar yang sebelumnya telah ditambahkan dengan 2% PEG dan 2 tetes nistatin. Kemudian diinkubasi selama 2x24 jam suhu 37 °C. Lalu isolat bakteri diamati. Setelah pengamatan, isolat tersebut dimurnikan dengan metode *streak for single colony* (Inas, dkk., 2017: 59).

#### 4. Identifikasi Bakteri

Identifikasi mikroba dilakukan secara makroskopis. Identifikasi dengan cara seperti ini dapat diamati secara langsung dengan melihat bentuk koloni, tepi, elevasi, struktur dalam, motilitas, dan pertumbuhan pada media agar miring (Romadhon, dkk., 2012: 60).

#### 5. Skrining Bakteri Pendegradasi Polimer Plastik pada Media Padat

Tween 80 ditambahkan ke dalam media agar yang mengandung HDPE. Kemudian isolat murni diinokulasikan pada media tersebut dengan cara disebar pada bagian tengah media sepanjang 1 cm (Romadhon, dkk., 2012: 59). Rumus perhitungan penentuan zona bening:

$$\text{Rasio Zona Bening} = \frac{\text{Diameter Zona Bening}}{\text{Diameter Koloni Bakteri}}$$

(Nathania dan Nengah, 2013: 56)

#### 6. Persiapan Plastik Uji

Plastik yang digunakan berupa kantong hitam jenis HDPE dipotong dengan ukuran 5×1 cm. Setelah pemotongan, sampel plastik disterilisasi dengan menggunakan alkohol 70% selama 30 menit. Selanjutnya, sampel tersebut dibilas menggunakan akuades dan dipaparkan sinar UV selama 30 menit. Untuk mengetahui berat kering awal plastik, potongan tersebut dikeringkan di dalam oven pada suhu 80 °C selama 12 jam sehingga diperoleh berat murni plastik tanpa kandungan air (Inas,

dkk., 2017: 59). Setelah itu, sampel ditimbang untuk mengetahui bobot awalnya (Octavianda, dkk., 2016: 33).

### **7. Uji Degradasi Polimer HDPE**

Potongan plastik dimasukkan ke dalam botol akuabides yang berisi 135 mL NB dan ditambahkan 5 lup isolat bakteri. Lalu potongan plastik tersebut diinkubasi selama 4 bulan dalam keadaan statis (Rohmah, dkk., 2019: 61).

### **8. Penentuan Persentasi Kehilangan Bobot**

Setelah masa inkubasi biodegradasi, potongan plastik diambil menggunakan pinset steril. Lalu biofilm dipisahkan pada plastik dan dimasukkan tabung reaksi yang berisi akuades sebanyak 13 mL. Selanjutnya, campuran dihomogenkan menggunakan vortex selama 30 detik dengan 5 kali ulangan dengan kecepatan 2000 rpm (Sulistyarini, dkk., 2017: 173-174). Plastik yang sudah terpisah dengan biofilm kemudian disterilisasi menggunakan alkohol 70% dan diangin-anginkan. Selanjutnya, potongan plastik dikeringkan dalam oven suhu 80 °C selama 12 jam. Kemudian potongan itu didinginkan dalam desikator selama 24 jam. Setelah itu, penimbangan berat kering dilakukan (Rohmah, dkk., 2019: 61). Rumus perhitungan persentase kehilangan berat plastik (Inas, dkk., 2017: 59):

$$\text{Kehilangan berat} = \frac{W_i - W_f}{W_i} \times 100\%$$

Keterangan:

$W_i$  = Berat kering awal sebelum degradasi (gram)

$W_f$  = Berat kering akhir setelah degradasi (gram)

## 9. Analisis FTIR

FTIR digunakan untuk menganalisis gugus fungsi. Potongan plastik uji diambil menggunakan pinset steril lalu disimpan di atas FTIR.




## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Hasil Penelitian

##### 4.1.1 Identifikasi Mikroorganisme

Identifikasi mikroorganisme dilakukan secara makroskopis merupakan suatu langkah awal dalam menentukan jenis mikroba tertentu. Isolat atau koloni mikroba tersebut yang ditumbuhkan pada media selektif dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.1 Isolat bakteri (a), isolat jamur (b)

UNIVERSITAS ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Berdasarkan gambar diatas yang telah diamati mengenai karakteristik morofologi mikroba terdapat beberapa isolat yang terpilih ditinjau dari pengamatan makroskopis berdasarkan bentuk, warna, tepian, elevasi, permukaan dan ukuran koloni.

**Tabel 4.1** Karakteristik Makroskopis Isolat Bakteri


Kode	Bentuk	Warna	Tepian	Elevasi	Permukaan	Ukuran
A <sub>1</sub> P	Batang	Putih	Rata	Datar	Licin	Sedang
A <sub>2</sub> P	Bulat	Bening	Rata	Timbul	Licin	Sedang
A <sub>3</sub> P	Tidak Beraturan	Putih	Berlekuk	Cembung	Licin	Sedang
A <sub>4</sub> P	Batang	Bening	Rata	Datar	Licin	Kecil
A <sub>5</sub> P	Bulat	Putih	Rata	Cembung	Licin	Kecil
A <sub>6</sub> P	Bulat	Bening	Rata	Cembung	Licin	Kecil
A <sub>7</sub> P	Batang	Bening	Bergelombang	Datar	Licin	Kecil
A <sub>8</sub> P	Filamentous	Batang	Filiform	Cembung	Licin	Kecil
A <sub>9</sub> P	Rrhizoid	Bening	Filoform	Cekung	Licin	Sedang
A <sub>10</sub> P	Batang	Putih	Gelombang	Datar	Licin	Sedang
A <sub>11</sub> P	Filamentous	Putih	Filoform	Cembung	Halus	Kecil
A <sub>12</sub> P	Tidak Beraturan	Putih	Gelombang	Cembung	Licin	Sedang

**Tabel 4.2** Karakteristik Makroskopis Isolat Jamur

Kode	Bentuk	Warna	Tepian	Elevasi	Permukaan	Ukuran
S <sub>1</sub> A	Bulat	Kuning	Berombak, Bercabang	Cembung	Kasar	Sedang
S <sub>2</sub> A	Bulat	Putih	Berombak, Bercabang	Cembung	Kasar	Kecil
S <sub>3</sub> A	Bulat	Putih	Berombak, Bercabang	Cembung	Kasar	Kecil
S <sub>4</sub> A	Bulat	Putih	Berombak, Bercabang	Cembung	Kasar	Kecil
S <sub>5</sub> A	Tidak Beraturan	Putih	Bergelombang	Datar	Halus	Kecil

#### 4.1.2 *Skринing Degradasi Plastik oleh Mikroorganisme*

Berdasarkan hasil uji, diameter zona bening paling besar ditunjukkan oleh isolat bakteri A<sub>11</sub>P. Diameter yang terbentuk adalah 15,28 mm pada media yang mengandung plastik HDPE. Zona bening yang terbentuk dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:



**Gambar 4.2** Zona bening yang dibentuk oleh isolat bakteri A<sub>11</sub>P dan A<sub>12</sub>P pada suhu 37 °C

**Tabel 4.3** Pengukuran Zona Bening

<b>Kode isolat</b>	<b>Luas diameter (mm)</b>
A <sub>1</sub> P	2.72
A <sub>2</sub> P	10.4
A <sub>3</sub> P	1.50
A <sub>4</sub> P	2.40
A <sub>5</sub> P	0.81
A <sub>6</sub> P	1.65
A <sub>7</sub> P	2.83
A <sub>8</sub> P	3.36
A <sub>9</sub> P	2.61
A <sub>10</sub> P	2.05
A <sub>11</sub> P	15.28
A <sub>12</sub> P	13.50
S <sub>1</sub> A	1.90
S <sub>2</sub> A	1.98
S <sub>3</sub> A	1.49
S <sub>4</sub> A	1.69
S <sub>5</sub> A	1.71

### 4.1.3 Penentuan Kehilangan Bobot Plastik

**Tabel 4.4** Persentase Berat Kering Plastik

<b>Kode Isolat</b>	<b>Persentase (%)</b>
A <sub>1</sub> P	2,8777
A <sub>2</sub> P	3,0075
A <sub>7</sub> P	16,6667
A <sub>8</sub> P	1,6129
A <sub>11</sub> P	3,7879
A <sub>12</sub> P	17,9104
S <sub>1</sub> A	2,2901
S <sub>2</sub> A	1,5385
S <sub>4</sub> A	1,5267
S <sub>5</sub> A	3,7879

#### 4.1.4 Analisis FTIR

**Tabel 4.5** Analisis Gugus Fungsi Plastik Uji Sebelum dan Sesudah Biodegradasi

	Bilangan gelombang ( $\text{cm}^{-1}$ )	Gugus fungsi	Daerah serapan ( $\text{cm}^{-1}$ )
Sebelum degradasi	3297.41	O-H	3000-3600
	2915.60, 2848.09,	C-H	2850-3000
	1166.53	C-O	1000-1320
	872.86 dan 730.39	C=C	650-1000
Setelah biodegradasi	3299.79	O-H	3000-3600
	2950.06, 2847.98,	C-H	2850-3000
	1737.99	C=O	1670-1820
	1166.48	C-O	1000-1320
	874.64 dan 730.29	C=C	650-1000

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Isolasi dan Identifikasi Mikroorganisme**

Secara umum, jenis mikroba dapat dilakukan dengan proses isolasi dan identifikasi. Isolasi merupakan proses pemisahan awal mikroba satu dengan lainnya dalam campuran mikroba. Isolasi bertujuan untuk memisahkan mikroba karena secara alami populasi mikroba di alam sangat melimpah. Isolasi dilakukan dengan pengenceran bertingkat. Hasil pengenceran yang tinggi seperti  $10^{-3}$  dan  $10^{-6}$  menunjukkan sedikitnya bakteri yang tumbuh pada media. Hal ini disebabkan semakin tinggi tingkat pengenceran maka semakin rendah potensi tumbuhnya bakteri. Selain itu, teknik isolasi dilakukan langsung pada media selektif yang mengandung PEG sebagai jenis polimer plastik sehingga bakteri yang tumbuh termasuk bakteri memiliki kemampuan degradasi plastik. Sebelum proses identifikasi bakteri, sterilisasi alat terlebih dahulu dilakukan, kultur bakteri dan pemurnian bakteri bertujuan untuk mendapatkan koloni tunggal. Suatu bakteri dikatakan murni ketika pada teknik ujung goresan koloni sudah sama. Namun jika masih terdapat perbedaan hasil goresan ujung koloni maka penggoresan ulang dilakukan sehingga diperoleh hasil goresan yang sama.

Berdasarkan hasil isolasi, identifikasi dilakukan untuk mengetahui tingkat genus bahkan sampai spesies suatu mikroorganisme. Itu dilihat berdasarkan karakteristik yang tampak meliputi pengamatan morfologi, fisiologis, biokimia. Identifikasi mikroorganisme dengan pengamatan morfologi menjadi indikasi awal yang dilakukan untuk mengamati morfologi sel seperti pembentukan askospora, reproduksi aseksual, bentuk, ukuran koloni, warna, dan respon pertumbuhan pada media (Jumiyati, dkk., 2012: 28).

Hasil karakterisasi morfologi mikroorganisme secara makroskopis terdapat 12 isolat yang diperoleh. isolat kode A<sub>1</sub>P-A<sub>12</sub>P mencirikan bakteri dan 5 isolat kode S<sub>1</sub>A-S<sub>5</sub>A menunjukkan jamur ditinjau dari morfologi bentuk, warna, permukaan, tepi, koloni, dan elevasi. Semua isolat yang dihasilkan mengalami perbedaan baik dari segi bentuk, warna, ukuran dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyarini, dkk (2017: 177-178), adanya perbedaan pada isolat yang dihasilkan dari proses isolasi disebabkan oleh media yang menjadi tempat tumbuh bakteri tersebut dan kandungan nutrisi yang terdapat pada media sehingga mempengaruhi pertumbuhan bakteri.

Berdasarkan Tabel 4.1 mengenai morfologi bakteri terdapat beberapa kesamaan isolat bakteri satu dengan lainnya. Isolat A<sub>1</sub>P dan A<sub>4</sub>P berbentuk batang, warna koloni putih, elevasi datar, tepi koloni rata dengan permukaan licin. Morfologi isolat yang juga memiliki kemiripan ditunjukkan pada isolat A<sub>3</sub>P dengan A<sub>12</sub>P. Isolat tersebut memiliki bentuk koloni tidak beraturan, warna putih, elevasi cembung dan permukaan yang licin. Isolat A<sub>5</sub>P dan A<sub>6</sub>P juga menunjukkan kemiripan isolat dengan tepi rata, bentuk koloni bulat, permukaan licin dan elevasi yang cembung. Kemiripan morfologi koloni bakteri juga ditampilkan pada isolat bakteri A<sub>7</sub>P dan A<sub>10</sub>P yang memiliki bentuk koloni batang, tepi bergelombang, elevasi datar dan permukaan koloni licin. Isolat A<sub>8</sub>P dan A<sub>11</sub>P memiliki koloni yang mirip dengan bentuk filamen atau menyerupai benang-benang, elevasi cembung, permukaan licin dan tepi *filiform* (berbentuk benang-benang halus). Sedangkan Tabel 4.2 merupakan isolat yang menunjukkan jamur. Hal tersebut dilihat berdasarkan karakteristik morfologinya, sebagian besar isolat berwarna putih, bentuk bulat, tepi berombak, dan bercabang serta permukaan kasar.

Hasil identifikasi morfologi yang diperoleh sesuai dengan hasil penelitian Fitri dan Yekki (2011: 24) bahwa hasil isolasi dan identifikasi bakteri lebih banyak diperoleh isolat bakteri berbentuk bulat dan berwarna putih susu. Pada penelitian ini terdapat kemiripan antara beberapa isolat yang memungkinkan isolat tersebut dalam satu famili.

Identifikasi bakteri dengan pendekatan morfologi koloni isolat A<sub>1</sub>P, A<sub>3</sub>P, A<sub>4</sub>P, A<sub>7</sub>P, A<sub>8</sub>P, A<sub>9</sub>P, A<sub>10</sub>P, A<sub>11</sub>P, dan A<sub>12</sub>P cenderung menampakkan karakteristik yang mirip dengan genus *Bacillus*. Isolat yang diamati berwarna putih, berbentuk bulat, dan tidak beraturan yang pada umumnya mencirikan bakteri *Bacillus* sp. Menurut penelitian Puspita, dkk., (2017: 48), koloni bakteri *Bacillus* sp. memiliki ciri umum yaitu berwarna krem keputihan, serta bentuk koloni yang bulat dan tidak beraturan. *Bacillus* berbentuk batang pendek dan batang tunggal, bakteri jenis itu juga termasuk jenis bakteri gram positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Diarti, dkk (2017: 131), bakteri *Bacillus* memiliki warna putih pucat, elevasi datar, tidak berlendir, dan bentuk basil pendek. Karakteristik lain oleh *Bacillus* yaitu bersifat motil, membutuhkan oksigen, katalase positif. Hasil ini didukung oleh pernyataan Puspita, dkk (2017: 48) yang menyatakan bahwa ciri-ciri bakteri *B. subtilis* yaitu berbentuk batang, uniseluler, gram positif, bersifat aerob, dan memiliki endospora. Bakteri *Bacillus* termasuk bakteri gram positif yang mana dalam uji pewarnaan gram menunjukkan bakteri berwarna ungu disebabkan dapat mempertahankan warna kristal violet ungu meskipun diberikan larutan alkohol (Fitri dan Yekki, 2011: 24). Beberapa enzim yang dapat dihasilkan oleh bakteri *Bacillus* yaitu enzim amilase, lakase,  $\alpha$ -glukanase,  $\beta$ -levansukrase, xilanase, kitinase, dan protease (Djaenuddin dan Amaran, 2105: 492).

Morfologi isolat A<sub>2</sub>P, A<sub>5</sub>P, dan A<sub>6</sub>P mempunyai kemiripan karakteristik dengan bakteri genus *Pseudomonas* dengan koloni berbentuk kokus atau bulat. Hasil ini sesuai dengan penelitian Praja dan Yudhana (2018: 4) bahwa morfologi *Pseudomonas* yaitu bentuk koloni bundar, warna putih kekuning-kuningan, bentuk sel batang, termasuk bakteri gram negatif, dan mampu memfermentasikan karbohidrat seperti glukosa, sukrosa, dan laktosa. Menurut Suyono dan Salahuddin (2011: 11), *Pseudomonas* merupakan bakteri berbentuk batang atau bulat, bersifat motil karena memiliki flagel sebagai alat gerak, suhu pertumbuhan optimum berada pada suhu 4 °C atau di bawah suhu 43 °C dan tumbuh dengan baik pada pH 5,3-9,7. Bakteri *Pseudomonas* termasuk jenis bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif ini akan menampilkan warna merah yang larut dalam alkohol saat uji pewarnaan gram. Adanya perbedaan warna dalam uji pewarnaan gram pada bakteri gram negatif dipengaruhi oleh perbedaan struktur dinding sel mikroba (Hidayati, 2009: 26-27). Enzim yang dihasilkan oleh bakteri *Pseudomonas* di antaranya cutinase dan lipase (Danso, dkk., 2019: 5) serta enzim protease dan amilase (Suyono dan Salahuddin (2011: 11).

Hasil identifikasi jamur, semua isolat tampak memiliki hifa yang halus. Berdasarkan pengamatan makroskopis, isolat S<sub>1</sub>A berwarna kuning, memiliki hifa yang halus, dan berbentuk koloni bulat. Karakteristik morfologi ini cenderung memiliki kesamaan dengan genus *Asperigillus*. Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Akmalasari, dkk (2013: 87) yang menyatakan bahwa bakteri *Asperigillus* memiliki ciri utama yaitu berwarna kuning, hijau kekuningan, berbentuk bulat atau elips, memiliki kondifor, konida satu sel yang bernetuk elips atau bulat. Karakteristik morfologi bakteri tersebut yaitu

koloni berwarna hijau kekuningan dan koloni yang berusia muda berwarna putih, diameter 50-80 mm, miselium berwarna putih, dan permukaan kasar (Oramahi, 2007: 27). Secara makroskopis, *Asperigillus* tampak mempunyai konidipora atau tangkai kondida, berbentuk bulat berwarna hijau kebiruan (Praja dan Yudhana, 2018: 8).

Isolat S<sub>2</sub>A, S<sub>3</sub>A, S<sub>4</sub>A, dan S<sub>5</sub>A pada inkubasi hari ke-7 tampak jelas memiliki bentuk koloni bulat, berwarna putih, dan memiliki permukaan kasar. Hasil karakteristik morfologi yang diperoleh mendekati ciri-ciri makroskopis fungi *Trichoderma* sp. Ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Zulaika (2016: 254) bahwa pengamatan makroskopis *Trichoderma* sp. berbentuk bulat, permukaan kasar, dan tepi halus. Selain itu, koloni yang mula-mula berwarna putih lalu berubah warna menjadi hijau muda kemudian menjadi warna hijau tua berbentuk lingkaran yang memiliki batas jelas, sementara sisi pinggir menyerupai kapas berwarna putih. Koloni spesies jamur tersebut awalnya berwarna putih lalu hijau kekuningan, berbentuk bulat, bentuk konidipor tegak, dan bercabang serta permukaan lembut (Gusnawaty, dkk., 2014: 92).

#### **4.2.2 Pengujian Zona Bening**

Skrining bakteri dengan parameter zona bening bertujuan untuk menguji kemampuan pertumbuhan bakteri dalam mendegradasi plastik. Menurut Devi, dkk (2019: 551) menyatakan bahwa bakteri yang mampu mendegradasi plastik ditandai dengan ciri timbul zona bening. Timbulnya zona bening di sekitar bakteri pada media yang mengandung polimer plastik karena bakteri memanfaatkan polimer tersebut sebagai sumber karbon untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam proses metabolisme (Inas, dkk., 2017: 62). Laju pembentukan zona bening atau penguraian polimer plastik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sekresi enzim, aktifitas

enzim, laju pertumbuhan, dan difusi enzim ke media agar. Selain itu, sifat kimia yang dimiliki polimer juga dapat memengaruhi proses degradasi plastik seperti komposisi monomer dan konsentrasi bahan agar sebagai bahan pengeras pada media juga dapat membantu proses penguraian jika jumlahnya lebih dari 3% (Nathania dan Nengah, 2017: 57).

Berdasarkan hasil penelitian, semua isolat menampilkan zona bening pada media yang mengandung polimer plastik. Diameter zona bening paling tinggi ditunjukkan oleh isolat bakteri A<sub>11</sub>P sebesar 15,28 mm. Perbandingan nilai rasio zona bening yang besar menunjukkan bahwa semakin banyak enzim yang disekresikan semakin besar pula kemampuan bakteri dalam mendegradasi polimer plastik (Nathania dan Nengah, 2017: 56-57). Enzim berasal dari hasil sekresi mikroorganisme. Itu berupa enzim pengkatalisis reaksi hidrolisis dengan molekul yang bukan enzim yang diperoleh dari mikroorganisme itu sendiri ataupun dari lingkungan. Ketika proses degradasi sementara berlangsung, sekresi hasil mikroorganisme berupa ekso-enzim akan memecah polimer kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana sehingga dapat diserap oleh membran bakteri untuk memperoleh sumber energi (Inas, dkk., 2017: 62).

#### **4.2.3 Penentuan Berat Kering Plastik Uji**

Salah-satu metode yang menampilkan data kuantitatif untuk mengetahui plastik telah terdegradasi oleh mikroba yaitu dengan cara menghitung kehilangan massa. Cara untuk mengetahui bobot plastik tersebut berkurang yaitu dapat dilakukan penimbangan bobot plastik sebelum dan setelah degradasi.

Penelitian ini membutuhkan waktu inkubasi degradasi selama 4 bulan dan dilakukan secara duplo. Hasil yang diperoleh yaitu mikroba yang memiliki potensi

paling besar dalam mendegradasi plastik ditunjukkan oleh isolat A<sub>12</sub>P dengan kehilangan berat kering plastik sebesar 17.9104%. Skariyachan (2017: 6) melaporkan bahwa isolat bakteri murni mampu mendegradasi lembar HDPE dan LDPE selama 120 hari masing-masing sebesar  $18,4 \pm 3\%$  dan  $15,5-19,3 \pm 2\%$ . Hal ini sejalan dengan hasil yang diperoleh pada studi ini. Fadlilah dan Shovitri (2014: 42) memperoleh 6% kehilangan berat plastik hitam selama 4 bulan masa degradasi dengan memanfaatkan bakteri *Bacillus*. Marjayandari (2015: 61) mendapatkan 8% nilai persentase penurunan berat plastik pada minggu ke 12 dimana plastik tersebut diinkubasi dengan bakteri *Bacillus* selama 4 bulan.


Berdasarkan hasil biodegradasi yang diperoleh, mikroba pada penelitian ini diasumsikan memiliki kemampuan dalam mendegradasi plastik. Suatu mikroba dalam mendegradasi plastik bekerja dengan membelah diri sehingga memanfaatkan sumber karbon yang ada pada plastik uji. Kandungan lain seperti garam-garam mineral pada media pertumbuhan bakteri dalam mendegradasi polietilen digunakan sebagai penerima elektron dalam kondisi anaerob (Firdaus, dkk., 2018: 4). Menurut Fadlilah dan Shovitri (2014: 41), bakteri *Bacillus* bersifat *facultative aerob* sehingga memungkinkan isolat ini mengalami pertumbuhan secara cepat. Itu disebabkan oleh mikroba itu memiliki daerah lingkungan yang lebih luas.

Menurut Agustien, dkk. (2016: 184), bakteri yang tumbuh pada media yang mengandung sumber nitrogen dan plastik uji memanfaatkan unsur karbon dari plastik uji tersebut dalam proses metabolismenya sehingga terjadi penurunan berat plastik uji. Selain itu, pada media juga mengalami perubahan warna yang disebabkan oleh reaksi antara substrat dan bakteri. Itu menghasilkan pigmen yang dapat membentuk gugus kromofor (Inas, dkk., 2017: 62). Menurut Hasanah dan Maya (2015: 48),

mikroba dapat beradaptasi terhadap perubahan ekstrim dari lingkungan yang optimum. Perubahan ekstrim tersebut mengakibatkan kondisi mencekam bagi mikroba. Besar atau kecilnya perubahan yang terjadi dapat membuat mikroba bisa bertahan hidup, berhenti melakukan pertumbuhan, atau bahkan dapat meningkatkan fase lag. Sebagian besar mikroba dapat dibuat toleran pada kondisi yang ekstrim sampai batas waktu maksimum apabila selnya memiliki kemampuan untuk tumbuh pada kondisi minimum. Kondisi bakteri yang tercekam oleh nutrisi cenderung membentuk lapisan biofilm. Adanya biofilm mengakibatkan mikroorganisme menghasilkan energi selama kekurangan nutrisi terjadi. Pembentukan biofilm kerap terjadi pada pertumbuhan bakteri untuk mendegradasi plastik. Munculnya biofilm termasuk salah-satu faktor meningkatkan biodegradasi (Fadlilah dan Shovitri, 2014: 41).

Penurunan berat uji plastik selama waktu inkubasi oleh bakteri disebabkan karena adanya enzim yang dihasilkan bakteri tersebut. Enzim itu menempel pada permukaan plastik uji kemudian mengalami proses hidrolisis yang dapat mengikis permukaan polimer sehingga terjadi kehilangan berat polimer dan penurunan persentase berat kering plastik uji (Zusfahair, dkk., 2007: 102). Enzim yang membantu proses biodegradasi diantaranya enzim cutinase dan lakase. Enzim lakase dapat membantu dalam oksidasi ikatan hidrokarbon pada polietilen (Octavianda, dkk., 2016: 34). Selain itu, juga terdapat enzim lipase yang dapat membantu proses degradasi yang mana enzim tersebut dihasilkan oleh bakteri *Pseudomonas*. Lipase berguna dalam memecah ikatan hidrolisis ester asam lemak gliserol. Enzim ini berperan dalam melarutkan substrat yang tidak larut dalam air tetapi dapat larut dalam pelarut organik. Enzim itu dapat menghidrolisis secara acak semua ikatan

gliserida yang tersusun dari asam lemak dan gliserol. Di samping itu, enzim tersebut dapat memutuskan ikatan poliester yang mana awalnya akan menghidrolisis permukaan polimer sehingga membentuk kompleks enzim dengan substrat (Nathania dan Nengah, 2013: 57). Berikut mekanisme degradasi polietilen oleh mikroba:



**Gambar 4.2** Mekanisme Reaksi PE  
(Sumber: Wilkes dan Aristilde, 2017: 588).


Skema di atas merupakan jalur biodegradasi dari polietilen. Mekanisme tersebut melibatkan beberapa langkah oksidasi, dehidrogenasi, dan pemutusan ikatan karbon untuk menghasilkan asam asetat yang dapat dilanjutkan ke dalam siklus asam sitrat. Hidrokarbon alifatik kecil (kurang lebih hingga 20 atom karbon) juga dapat

dibawa langsung ke sel bakteri sebelum terjadinya kerusakan berikutnya. Tanda panah putus-putus menunjukkan terjadi lebih dari satu reaksi selama proses degradasi. Sementara tanda bintang menunjukkan dimana gugus fungsi baru ditambahkan ke polimer selama proses enzimatik yang berbeda (Wilkes dan Aristilde, 2017: 588).

Biodegradasi PE awalnya melalui proses abiotik. Oksidasi rantai polimer terjadi karena oksigen terlarut atau yang hadir dalam senyawa mengarah ke pembentukan gugus karbonil. Kemudian, gugus karbonil membentuk gugus karboksilat lalu reaksi  $\beta$ -oksidasi dan terakhir memasuki siklus asam sitrat yang menghasilkan pembentukan  $\text{CO}_2$  dan  $\text{H}_2\text{O}$ . Pembentukan atau penghilangan gugus fungsional terjadi karena reaksi isolat bakteri pada permukaan HDPE.


#### **4.2.4 Uji FTIR**

Pengujian FTIR dilakukan untuk menganalisis gugus fungsi suatu senyawa. Analisis ini bertujuan untuk melihat kemampuan mikroba dalam melakukan biodegradasi terhadap plastik. Itu terjadi dengan membandingkan spektrum yang ditampilkan sebelum dan setelah biodegradasi. Adanya perubahan bilangan gelombang setelah degradasi plastik uji dapat diasumsikan bahwa terjadinya degradasi oleh mikroba.



**Gambar 4.3** Spektrum FTIR Plastik Uji Sebelum Biodegradasi

Hasil FTIR sebelum degradasi mencirikan adanya gugus fungsi alkohol pada bilangan gelombang  $3297.41 \text{ cm}^{-1}$ . Bilangan gelombang  $2915.60 \text{ cm}^{-1}$  dan  $2848.09 \text{ cm}^{-1}$  menunjukkan adanya gugus fungsi alkana. Bilangan gelombang  $1166.53 \text{ cm}^{-1}$  mencirikan adanya gugus fungsi alkohol, eter, ester, dan asam karboksilat. Sedangkan bilangan gelombang  $872.86 \text{ cm}^{-1}$  dan  $730.39 \text{ cm}^{-1}$  menandakan adanya gugus fungsi alkena.



**Gambar 4.4** Spektrum FTIR Plastik Uji Setelah Biodegradasi

Hasil FTIR plastik uji setelah degradasi, bilangan gelombang  $3299.79 \text{ cm}^{-1}$  menunjukkan adanya gugus fungsi alkohol, gugus fungsi alkana ditandai dengan pembentukan bilangan gelombang  $2950.06 \text{ cm}^{-1}$  dan  $2847.98 \text{ cm}^{-1}$ . Bilangan gelombang  $1737.99 \text{ cm}^{-1}$  mencirikan terdapat gugus fungsi karbonil. Bilangan gelombang  $1166.48 \text{ cm}^{-1}$  mencirikan adanya gugus fungsi alkohol, eter, ester, dan asam karboksilat, sedangkan gugus fungsi alkena ditandai dengan bilangan gelombang  $874.64 \text{ cm}^{-1}$  dan  $730.29 \text{ cm}^{-1}$ .

Perubahan bilangan gelombang sebelum dan sesudah biodegradasi dapat mengindikasikan bahwa isolat yang diperoleh memiliki kemampuan dalam mendegradasi plastik uji. Munculnya bilangan gelombang baru yaitu  $1737.99 \text{ cm}^{-1}$  mencirikan terdapat gugus fungsi C=O dan peningkatan keton serta ikatan rangkap

memberikan bukti adanya polietilen. Pembentukan keton merupakan produk antara dari biodegradasi polietilen.

Hasil penelitian ini mengkonfirmasi adanya gugus karbonil (C=O) dengan intensitas rendah setelah biodegradasi. Gugus C=O yang terbentuk setelah biodegradasi menunjukkan terjadinya reaksi oksidasi. Munculnya gugus fungsi karbonil dan eter menyebabkan berbagai ikatan baru yang memungkinkan terjadinya reaksi oksidasi PE. Gugus karbonil tersebut menjadi indikasi bahwa terjadi biodegradasi oleh kinerja enzim pada mikroba selama masa degradasi yang melemahkan ikatan pada struktur PE. Adanya gugus fungsi C-H disebabkan oleh vibrasi pada rantai panjang PE (Mehmood, dkk., 2016: 276). Penelitian Devi, dkk (2019: 556) menyatakan bahwa bilangan gelombang 1700-1800  $\text{cm}^{-1}$  pada spektrum FTIR menunjukkan adanya gugus teroksidasi. Keton dan ester dinyatakan sebagai produk utama enzim oksidoreduktase. Polietilen yang teroksidasi akan dihidrolisis oleh enzim ekstraseluler menjadi asam lemak yang selanjutnya dimetabolisme oleh  $\beta$ -oksidasi (Awasthi, 123: 2017). Hal ini sesuai dengan penelitian Balasubramanian, dkk (2015: 209), bahwa karbonil dan eter pada film PE yang diinkubasi dengan isolat D<sub>1</sub> membuktikan terjadinya reaksi oksidasi. Telah dibuktikan bahwa oksidasi PE meningkatkan hidrofilitas dan pada akhirnya memungkinkan terjadinya biodegradasi PE. Hasil penelitian lain oleh Awasthi, dkk (2017: 124) yaitu spektrum HDPE yang didegradasi oleh bakteri *K. pneumonia* menampilkan puncak 1765  $\text{cm}^{-1}$  menunjukkan terdapat gugus fungsi karbonil. Bakteri tersebut mengalami oksidasi dan memanfaatkan enzim yang dimiliki selama masa degradasi. Degradasi asam karboksilat oleh *K. pneumonia* ini menghasilkan senyawa alkana menunjukkan pembelahan rantai polimer menghasilkan radikal karbonil yang dapat bereaksi pada

rantai polietilen, sehingga rantai panjang HDPE dapat dipotong menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Adanya gugus -OH mencirikan kehadiran gugus hidroksil yang menunjukkan bahwa telah terjadi aktivitas enzim oleh mikroba yang memengaruhi degradasi sehingga dapat diindikasikan degradasi berlangsung (Rohmah, dkk., 2019: 64).

Zusfahair, dkk. (2007: 103-106) melaporkan bahwa hasil analisa gugus fungsi film polietilena yang diukur pada bilangan gelombang 400-4000  $\text{cm}^{-1}$  memperoleh perbedaan yang signifikan dan nyata. Bilangan gelombang setelah degradasi 1464,60  $\text{cm}^{-1}$  (metilen,  $\text{CH}_2$ ) dan 1371,41  $\text{cm}^{-1}$  (metil,  $\text{CH}_3$ ) mengalami perubahan bilangan gelombang sebelum degradasi 1463,00  $\text{cm}^{-1}$  dan 1471,34  $\text{cm}^{-1}$  (metilen,  $\text{CH}_2$ ) serta 1377,43  $\text{cm}^{-1}$  (metil,  $\text{CH}_3$ ). Hal ini mencirikan bahwa jumlah rantai polietilen yang memiliki nilai serapan pada bilangan gelombang tersebut telah terdegradasi oleh isolat bakteri kode GT3 yang diisolasi dari TPA.

Rohmah, dkk. (2019: 63) menyebutkan pada pengujian FTIR untuk menentukan degradasi plastik jika terdapat *peak* yang menunjukkan terdapatnya gugus  $\text{CH}_2$  dan C-H mencirikan polimer plastik tersebut tersusun dari polimer  $\text{CH}_2$  yang berulang dan membentuk rantai polimer.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Identifikasi morfologi mikroorganisme dalam mendegradasi HDPE yaitu memiliki bentuk koloni tidak beraturan, berwarna putih, elevasi cembung dan permukaan yang licin yang mencirikan isolat A<sub>12</sub>P.
2. Potensi mikroorganisme dalam mendegradasi HDPE ditunjukkan oleh isolat A<sub>12</sub>P dengan persentasi degradasi terbesar yaitu 17.9104% yang disiolasi dari TPA.

#### ***B. Saran***

Penelitian selanjutnya sebaiknya menentukan waktu optimasi degradasi HDPE. Selain itu, pengukuran densitas bakteri pada biofilm perlu dilakukan untuk mengetahui fase optimum pertumbuhan mikroba.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim


- Agustien, A., Jannah, M., & Djamaan, A. (2016). Screening polyethylene synthetic plastic degrading-bacteria from soil. *Der Pharmacia Lettre*, 8(7), 183–187.
- Akmalasari, I., Purwati, E., & Dewi, R. (2013). Isolasi dan identifikasi jamur endofit tanaman manggis (*Garcinia mangostana* L). *Biosfera*, 30(2), 82–89.
- Alencia, P. U. E. L. V, & Eitiniarti, V. I. I. R. M. (2017). *Perbandingan Kemampuannya Dalam Biodelignifikasi*. 4(September), 171–175.
- Arutchelvi, J., Sudhakar, M., Arkatkar, A., Doble, M., Bhaduri, S., & Uppara, P. V. (2008). *Biodegradation of polyethylene and polypropylene*. 7(January), 9–22.
- Asmita, K., Shubhamsingh, T., & Tejashree, S. (2015). Isolation of plastic degrading micro-organisms from soil samples collected at various locations in Mumbai, India. *International Research Journal of Environment Sciences*, 4(3), 77–85. [www.isca.me](http://www.isca.me)
- Awasthi, S., Srivastava, P., & Singh, P. (2017). Biodegradation of thermally treated high-density polyethylene ( HDPE ) by *Klebsiella pneumoniae* CH001. 3 *Biotech*, 1–10. <https://doi.org/10.1007/s13205-017-0959-3>
- Balasubramanian, V., Natarajan, K., Hemambika, B., Ramesh, N., Sumathi, C. S., Kottaimuthu, R., & Rajesh Kannan, V. (2010). High-density polyethylene (HDPE)-degrading potential bacteria from marine ecosystem of Gulf of Mannar, India. *Letters in Applied Microbiology*, 51(2), 205–211. <https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2010.02883>.
- Botulinum, C., & Fanani, Z. (2003). *Biodegradation Of Polyblend Polypropilene-Palm Oil-Amylum By Bacillus subtilus and Clostridium botulinum*. 3(3), 160–165.
- Chairani, O., Budiarti, R. S., & Kartika, W. D. (2016). Identification of Soil Bacteria At Biology Botanical. *Bio-Site.*, 02(1), 27–33.
- Danso, D., Chow, J., & Streita, W. R. (2019). Plastics: Environmental and biotechnological perspectives on microbial degradation. *Applied and Environmental Microbiology*, 85(19), 1–14. <https://doi.org/10.1128/AEM.01095-19>
- Devi, R. S., Ramya, R., Kannan, K., Antony, A. R., & Kannan, V. R. (2019). *Investigasi potensi biodegradasi high density polyethylene merendahkan bakteri laut diisolasi dari daerah pesisir Tamil Nadu , India*. 138, 549–560. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.12.001>
- Diarti, M., Yuri, S., Yunan, J., (2017). karakteristik Morfologi, koloni dan Biokimia Bakteri yang Diisolasi dari Sedimen Laguna Perindukan Nyamuk. *Jurnal Kesehatan Prima*, 11(2), 124-136.

- Djaenuddin, N., & Muis, A. (2015). Karakteristik Bakteri Antagonis *Bacillus subtilis* Dan Potensinya Sebagai Agens Pengendali Hayati Penyakit Tanaman. *Prosiding Seminar Nasional Serealia*, 489–494.
- Dwicania, E., Lingkungan, J. T., Lanskap, A., & Lingkungan, T. (2014). *Biodegradasi Limbah Plastik Oleh Mikroorganisme*.
- Fadlilah, M., & Shovitri, M. (2014). *Potensi Isolat Bakteri Bacillus dalam Mendegradasi Plastik dengan Metislamiode Kolom Winogradsky*. 3(2).
- Faridah, H. D., & Sari, S. K. (2019). Utilization Of Microorganism On The Development Of Halal Food Based On Biotechnology. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 33. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.1.33-43>
- Firdaus, D. I., Kuala, T. P. A., & Rasau, D. U. A. (2019). *Skrining Bakteri Berpotensi Pendegradasi Polietilen Oxo-Degradable Dari Tanah Gambut*. 8, 1–5.
- Fitri & Yekki. (2011). Isolation and Observation of Morphology of Chitinolytic Bacteria Colony. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi, Biologi Edukasi*, 3(2), 20–25.
- Gusnawaty, Hs., Taufik, M., Triana, L., & Asniah, D. A. N. (2014). *KARAKTERISASI MORFOLOGIS Trichoderma spp . INDIGENUS SULAWESI TENGGARA Morphological Characterization Trichoderma spp . Indigenous Southeast of Sulawesi*. 4(2), 87–93.
- Hasanah dan Maya., Biologi, J., Matematika, F., Alam, P., & Sepuluh, I. T. (2015b). Potensi Mikroorganisme Air Sampah Mangrove untuk Mendegradasi Plastik Hitam. *Sains Dan Seni ITS*, 4(2), 45–49.
- Hatmanti, A. (2000). *SPP. oleh Ariani Hatmanti \**. XXV(1), 31–41.
- Hidayati, D. Y. (2009). Vein Endothelial Cells ( Huvecs ) Culture The Influence Of Pseudomonas aeruginosa Induction To The Human Umbilical Vein Endothelial Cells (HUVECs) Culture. *Jurnal Ilmiah Perikanan Dan Kelautan*, 1(1), 1–6.
- Holderman, M. V., De Queljoe, E., & Rondonuwu, S. B. (2017). Identifikasi Bakteri Pada Pegangan Eskalator Di Salah Satu Pusat Perbelanjaan Di Kota Manado. *Jurnal Ilmiah Sains*, 17(1), 13. <https://doi.org/10.35799/jis.17.1.2017.14901>
- Identifikasi Jamur Genus *Aspergillus* pada Gaplek di Kabupaten Gunung Kidul. (2006). In *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia* (Vol. 12, Issue 1, pp. 25–32). <https://doi.org/10.22146/jpti.11959>
- Inas Riandi, M., Kawuri, R., & Sudirga, S. K. (2017). Potensi Bakteri *Pseudomonas* Sp. Dan *Ochrobactrum* Sp. Yang Di Isolasi Dari Berbagai Sampel Tanah Dalam Mendegradasi Limbah Polimer Plastik Berbahan Dasar High Density Polyethylene (Hdpe) Dan Low Density Polyethylene (LDPE). *Simbiosis Journal of Biological Sciences*, 5(2), 58. <https://doi.org/10.24843/JSIMBIOSIS.2017.v05.i02.p05>
- Islami, A. N. (2013). Summary for Policymakers. In Intergovernmental Panel on Climate Change (Ed.), *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1–30). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

- Jumiyati., Biologi, B. I., Wisata, K., Universitas, P., & Semarang, N. (2012). Isolasi Dan Identifikasi Khamir Secara Morfologi Di Tanah Kebun Wisata Pendidikan Universitas Negeri Semarang. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, 4(1). <https://doi.org/10.15294/biosaintifika.v4i1.2265>
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra: Majalah Pusdiklat Migas*, 3(1), 6–14. <http://ejournal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/43/65>
- Marjayandari, L. (2015). Potensi Bakteri Bacillus sp . dalam Mendegradasi Plastik. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(2), 2–5.
- Mehmood, C. T., Qazi, I. A., Hashmi, I., Bhargava, S., & Deepa, S. (2016). Biodegradation of low density polyethylene (LDPE) modified with dye sensitized titania and starch blend using Stenotrophomonas pavanii. *International Biodeterioration and Biodegradation*, 113, 276–286. <https://doi.org/10.1016/j.ibiod.2016.01.025>
- Mudatsir. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kehidupan Mikroba dalam Air". *Kedokteran Syiah Kuala*, 7(1), 23-29.
- Muhonja, C. N., Makonde, H., Magoma, G., & Imbuga, M. (2018). Biodegradability of polyethylene by bacteria and fungi from Dandora dumpsite Nairobi-Kenya. *PLOS ONE*, 13(7), e0198446. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0198446>
- Munir, I. O. P. C., & Lingkungan, I. (2019). Plastik merendahkan jamur *Trichoderma viride* dan *Aspergillus nomius* diisolasi dari tanah TPA lokal di Medan Plastik jamur merendahkan *Trichoderma viride* dan *Aspergillus nomius* diisolasi dari tanah TPA lokal di Medan.
- Nathania, H. B., Biologi, J., Matematika, F., & Alam, P. (2013). Studi Potensi Isolat Kapang Wonorejo Surabaya dalam Mendegradasi Polimer Bioplastik Poly. 2(2), 1–11.
- Nurhamida. (2009). Optimasi produksi inokulan *Pseudomonas sp.* dan viabilitasnya dalam bahan pembawa gambut. 1–21.
- Octavianda, T., Asri, & Lisdiana, L. (2016). Potensi Isolat Bakteri Pendegradasi Kenis Plastik Polietilen Oxo-Degradable dari Tanah TPA Benowo Surabaya. *Lentera Bio*, 5(1), 32–35. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/lenterabio%0APotensi>
- Oramahi. (2006). Identifikasi Jamur Genus *Asperigillus* pada Gaplek di Kabupaten Gunung kidul. *Jurnal Perlindungan Tanaman Indonesia*, 12(1), 25-32.
- Pambudi, A., Farid, M., & Nurdiansah, H. (2017). Analisa Morfologi dan Spektroskopi Infra Merah Serat Bambu Betung (*Dendrocalamus Asper*) Hasil Proses Alkalisasi Sebagai Penguat Komposit Absorpsi Suara. *Jurnal Teknik ITS*, 6(2), 441–444. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v6i2.24808>
- Pangestu, N. S., Budiharjo, A., & Rukmi, M. G. I. (2016). Isolasi, Identifikasi 16s rRNA dan Karakterisasi Morfologi Bakteri Pendegradasi Plastik Polietilen (Pe). *Jurnal Biologi*, 5(1), 1–5.

- Praja, R. N., & Yudhana, A. (2018). Isolasi Dan Identifikasi *Aspergillus* Spp pada Paru-Paru Ayam Kampung Yang Dijual di Pasar Banyuwangi. *Jurnal Medik Veteriner*, 1(1), 6. <https://doi.org/10.20473/jmv.vol1.iss1.2017.6-11>
- Praputri, E., & Sari, E. (2016). PLL 01 Pengolahan Limbah Plastik Polypropylene Sebagai Bahan Bakar Minyak (BBM) Dengan Proses Pyrolysis. *Seminar Nasional Teknik Kimia – Teknologi Oleo Petro Kimia Indonesia Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–2.
- Priyanka & Tiwari. (2011). Biodegradability of polythene and Plastics By The Help of Microorganism: A Way for Brighter Future. *Journal of Environmental & Analytical Toxicology*, 1(4), 1–4.
- Purwaningrum, P. (2016). Upaya Mengurangi Timbulan Sampah Plastik Di Lingkungan. *Indonesian Journal Of Urban And Environmental Technology*, 8(2), 141. <https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v8i2.1421>
- Purwanto, P. B., Zaman, M. N., Yusuf, M., Romli, M., Syafi, I., Hardhaka, T., Fuadi, B. F., Saikhu, A. R., Rouf, M. S., Adi, A., Laily, Z., & Yugo, M. H. (2017). Inventarisasi Jamur Makroskopis di Cagar Alam Nusakambangan Timur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. *Proceeding Biology Education Conference*, 14(1), 79–82.
- Puspita, F., muhammad, A., & Ridho, P. (2017). Isolasi dan Karakterisasi Morfologi dan Fisiologi Bakteri *Bacillus* sp. Endofitik dari Tanaman Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.). *Agrotek Trop* 6(2), 44–49.
- Puspitasari, F. D., Shovitri, M., & Kuswytasari, N. D. (2012). Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Aerob. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 1(1), 1–4.
- Rohaeti, E. (1998). *Karakterisasi Biodegradasi Polimer*. 248–257.
- Rohmah, U. M., Shovitri, M., & Kuswytasari, K. (2019). Degradasi Plastik Oleh Jamur *Aspergillus terreus* (LM 1021) Pada pH 5 dan pH 6; Serta Suhu 25 dan 35 Celcius. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 7(2), 5–10. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v7i2.37207>
- Romadhon., Subagiyo., Sebastian Margino. (2012). Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Asam laktat dari Usus Udang Penghasil Bakteriosin sebagai Agen Antibakteria pada Produk-produk Hasil Perikanan. *Jurnal Saintek Perikanan* 8(1), 59–64.
- Salina, I., Cristina, J., & Ginting, Y. (2017). Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP (POLYPROPYLENE) Sebagai Material Pada Tas Laundry. *E-Proceeding of Art & Design*, 4(3), 873–887.
- Sjahfirdi, L., Nikki, A., Hera, M., & Pudji. (2015). *Aplikasi Fourier Transform Infrared (Ftir) Dan Pengamatan Aplikasi Fourier Transform Infrared (Ftir) Dan Pengamatan Pembengkakan Genital Pada Spesies Primata, Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) UNTUK Fourier Transform Infrared (FTIR) Application and Genital Observation in Detecting Primate*. November 2016. <https://doi.org/10.21157/j.ked.hewan.v9i2.2837>


- Sriningsih, A., dan Maya, S., Biologi, J., Matematika, F., Alam, P., & Sepuluh, I. T. (2015a). *15619-ID-potensi-isolat-bakteri-pseudomonas-sebagai-pendegradasi-plastik*. 4(2), 67–70.
- Skariyachan, S., Setlur, A. S., Naik, S. Y., Naik, A. A., Usharani, M., & Vasist, K. S. (2017). Enhanced biodegradation of low and high-density polyethylene by novel bacterial consortia formulated from plastic-contaminated cow dung under thermophilic conditions. *Environmental Science and Pollution Research*, 24(9), 8443–8457. <https://doi.org/10.1007/s11356-017-8537-0>
- Sulistyarini, E., Yusuf Nasution, M., Ayu, A., & Biologi, J. (2017). *Seleksi Bakteri Pendegradasi Plastik Dari Tanah*. 10(2).
- Surono, U. B., & Ismanto. (2016). Pengolahan Sampah Plastik Jenis PP, PET, dan PE menjadi Bahan Bakar Minyak dan Karakteristiknya. *Syamsiro Jurnal Mekanika Dan Sistem Termal*, 1(1), 7–13.
- Suryaningsih, V., Ferniah, R. S., & Kusdiyantini, E. (2018). Isolat Khamir Ik-2 Hasil Isolasi Dari Jus Buah Sirsak (*Annona muricata* L.). *Biologi*, 7(1), 18–25.
- Susilowati, A. (2001). Source of contaminant microorganisms in in vitro culture at Sub lab. Biology, Central Laboratory of Mathematics and Sciences, Sebelas Maret University. *Biodiversitas, Journal of Biological Diversity*, 2(1), 110–114. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d020105>
- Suyono, Y., & Salahudin, F. (2011). Pseudomonas Pada Tanah Yang Terindikasi Kontaminasi Logam. *Jurnal BIOPROPAL INDUSTRI*, 01, 8–13.
- Wahyudi, J., Prayitno, H. T., Astuti, A. D., Perencanaan, B., Daerah, P., & Pati, K. (2018). *Pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar alternatif the utilization of plastic waste as raw material for producing alternative fuel*. XIV(1), 58–67
- Wang, Y., Zhan, W., Ren, Q., Cheng, S., Wang, J., Ma, X., Zhang, C., & Wang, Y. (2019). Biodegradation of di-(2-ethylhexyl) phthalate by a newly isolated *Gordonia* sp. and its application in the remediation of contaminated soils. *Science of The Total Environment*, 689, 645–651. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.06.459>
- Wilkes, R. A., & Aristilde, L. (2017). *Degradasi dan metabolisme plastik sintesis dan produk terkait oleh Pseudomonas sp. : kemampuan dan tantangan*. 582–593. <https://doi.org/10.1111/jam.13472>
- Yoshida, S., Hiraga, K., Takehana, T., Taniguchi, I., Yamaji, H., Maeda, Y., Toyohara, K., Miyamoto, K., Kimura, Y., & Oda, K. (2016). *A bacterium that degrades and assimilates poly(ethylene terephthalate)*. 351(6278), 1–5.
- Zulaika, A., Soesilo, T. E. B., & Noriko, N. (2017). Penentuan potensi kemampuan *Trichoderma* SP. dalam proses degradasi sampah plastik rumah tangga. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah XV*, 137–146.
- Zusfahair, Z., Lestari, P., Riana Ningsih, D., & Widyaningsih, S. (2007). Biodegradasi Polietilena Menggunakan Bakteri Dari Tpa (Tempat Pembuangan Akhir) Gunung Tugel Kabupaten Banyumas. *Molekul*, 2(2), 98. <https://doi.org/10.20884/1.jm.2007.2.2.39>

**LAMPIRAN****LAMPIRAN 1: SKEMA PENELITIAN**

ALAUDDIN  
M A K A S S A R


## LAMPIRAN 2: SKEMA PROSEDUR KERJA

### 1. Preparasi Sampel




### 2. Pembuatan media


#### a. Media King's B Agar




### b. Media Nutrien Agar (NA)




### 3. Isolasi Bakteri




#### 4. Identifikasi Bakteri




#### 5. Skrining Bakteri Pendegradasi Polimer Plastik pada Media Padat




## 6. Persiapan Plastik Uji




## 7. Uji Degradasi Polimer HDPE



## 8. Penentuan Presentasi Kehilangan Bobot



## 9. Analisis FTIR



**LAMPIRAN 3: PERHITUNGAN RASIO ZONA BENING**

1. Isolat A<sub>1</sub>P

$$\begin{aligned}\text{Rasio Zona Bening} &= \frac{7.8 \text{ mm}}{2.86 \text{ mm}} \\ &= 2.72 \text{ mm}\end{aligned}$$

2. Isolat A<sub>2</sub>P

$$\begin{aligned}\text{Rasio Zona Bening} &= \frac{28.3 \text{ mm}}{2.7 \text{ mm}} \\ &= 10.4 \text{ mm}\end{aligned}$$

3. Isolat A<sub>3</sub>P

$$\begin{aligned}\text{Rasio Zona Bening} &= \frac{26.68 \text{ mm}}{17.7 \text{ mm}} \\ &= 1.50 \text{ mm}\end{aligned}$$

4. Isolat A<sub>4</sub>P

$$\begin{aligned}\text{Rasio Zona Bening} &= \frac{6.64 \text{ mm}}{2.76 \text{ mm}} \\ &= 2.40 \text{ mm}\end{aligned}$$

5. Isolat A<sub>5</sub>P

$$\begin{aligned}\text{Rasio Zona Bening} &= \frac{2.7 \text{ mm}}{3.3 \text{ mm}} \\ &= 0.81 \text{ mm}\end{aligned}$$

6. Isolat A<sub>6</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{8.44 \text{ mm}}{5.1 \text{ mm}} \\ &= 1.65 \text{ mm} \end{aligned}$$

7. Isolat A<sub>7</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{42.88 \text{ mm}}{15.1 \text{ mm}} \\ &= 2.83 \text{ mm} \end{aligned}$$

8. Isolat A<sub>8</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{13.74 \text{ mm}}{4.08 \text{ mm}} \\ &= 3.36 \text{ mm} \end{aligned}$$

9. Isolat A<sub>9</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{7.8 \text{ mm}}{2.86 \text{ mm}} \\ &= 2.61 \text{ mm} \end{aligned}$$

10. Isolat A<sub>10</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{3.66 \text{ mm}}{1.78 \text{ mm}} \\ &= 2.05 \text{ mm} \end{aligned}$$

11. Isolat A<sub>11</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{35.38 \text{ mm}}{1.66 \text{ mm}} \\ &= 15.28 \text{ mm} \end{aligned}$$

12. Isolat A<sub>12</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{32.43 \text{ mm}}{2.4 \text{ mm}} \\ &= 13.50 \text{ mm} \end{aligned}$$

13. Isolat S<sub>1</sub>A

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{10.1 \text{ mm}}{5.3 \text{ mm}} \\ &= 1.90 \text{ mm} \end{aligned}$$

14. Isolat S<sub>2</sub>A

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{6.44 \text{ mm}}{3.24 \text{ mm}} \\ &= 1.98 \text{ mm} \end{aligned}$$

15. Isolat S<sub>3</sub>A

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{8.9 \text{ mm}}{5.94 \text{ mm}} \\ &= 1.49 \text{ mm} \end{aligned}$$

16. Isolat S<sub>4</sub>A

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{8.64 \text{ mm}}{5.1 \text{ mm}} \\ &= 1.69 \text{ mm} \end{aligned}$$


17. Isolat S<sub>5</sub>A

$$\begin{aligned} \text{Rasio Zona Bening} &= \frac{4.96 \text{ mm}}{2.86 \text{ mm}} \\ &= 1.71 \text{ mm} \end{aligned}$$

## LAMPIRAN 4: PENENTUAN PERSENTASE KEHILANGAN BOBOT PLASTIK


### 1. Berat Kering Sebelum Degradasi

Isolat	1	2	Mean	Stdev
A <sub>1</sub> P	0,0141	0,0136	0,0139	0,0004
A <sub>2</sub> P	0,0127	0,0139	0,0133	0,0008
A <sub>7</sub> P	0,013	0,0146	0,0138	0,0011
A <sub>8</sub> P	0,0117	0,0131	0,0124	0,0010
A <sub>11</sub> P	0,013	0,0134	0,0132	0,0003
A <sub>12</sub> P	0,0124	0,0144	0,0134	0,0014
S <sub>1</sub> A	0,0129	0,0133	0,0131	0,0003
S <sub>2</sub> A	0,0129	0,013	0,0130	0,0001
S <sub>4</sub> A	0,0125	0,0137	0,0131	0,0008
S <sub>5</sub> A	0,012	0,0143	0,0132	0,0016



## 2. Berat Kering Setelah Degradasi

Isolat	1	2	Mean	Stdev
A <sub>1</sub> P	0,0134	0,0136	0,0135	0,0001
A <sub>2</sub> P	0,0122	0,0135	0,0129	0,0009
A <sub>7</sub> P	0,0113	0,0117	0,0115	0,0003
A <sub>8</sub> P	0,0113	0,0131	0,0122	0,0013
A <sub>11</sub> P	0,0120	0,0134	0,0127	0,0010
A <sub>12</sub> P	0,0124	0,0096	0,0110	0,0020
S <sub>1</sub> A	0,0125	0,0130	0,0128	0,0004
S <sub>2</sub> A	0,0129	0,0126	0,0128	0,0002
S <sub>4</sub> A	0,0121	0,0137	0,0129	0,0011
S <sub>5</sub> A	0,0115	0,0138	0,0127	0,0016



### 3. Persentase Kehilangan Bobot Plastik Sebelum Degradasi

Isolat	$W_i$	$W_f$	$W_i - W_f$	%
A <sub>1</sub> P	0,0139	0,0139	0	0
A <sub>2</sub> P	0,0133	0,0133	0	0
A <sub>7</sub> P	0,0138	0,0138	0	0
A <sub>8</sub> P	0,0124	0,0124	0	0
A <sub>11</sub> P	0,0132	0,0132	0	0
A <sub>12</sub> P	0,0134	0,0134	0	0
S <sub>1</sub> A	0,0131	0,0131	0	0
S <sub>2</sub> A	0,013	0,013	0	0
S <sub>4</sub> A	0,0131	0,0131	0	0
S <sub>5</sub> A	0,0132	0,0132	0	0

### 4. Persentase Kehilangan Bobot Plastik Setelah Degradasi

Isolat	$W_i$	$W_f$	$W_i - W_f$	%
A <sub>1</sub> P	0,0139	0,0135	0,0004	2,8777
A <sub>2</sub> P	0,0133	0,0129	0,0004	3,0075
A <sub>7</sub> P	0,0138	0,0115	0,0023	16,6667
A <sub>8</sub> P	0,0124	0,0122	0,0002	1,6129
A <sub>11</sub> P	0,0132	0,0127	0,0005	3,7879
A <sub>12</sub> P	0,0134	0,011	0,0024	17,9104
S <sub>1</sub> A	0,0131	0,0128	0,0003	2,2901
S <sub>2</sub> A	0,013	0,0128	0,0002	1,5385
S <sub>4</sub> A	0,0131	0,0129	0,0002	1,5267
S <sub>5</sub> A	0,0132	0,0127	0,0005	3,7879

## 5. Perhitungan Persentase Bobot Kering Plastik

a. Isolat A<sub>1</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0139 \text{ g} - 0.0135 \text{ g}}{0.0139 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 2.8777\% \end{aligned}$$

b. Isolat A<sub>2</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0133 \text{ g} - 0.0129 \text{ g}}{0.0133 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 3.0075\% \end{aligned}$$

c. Isolat A<sub>7</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0138 \text{ g} - 0.0115 \text{ g}}{0.0138 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 16.6667\% \end{aligned}$$

d. Isolat A<sub>8</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0124 \text{ g} - 0.0122 \text{ g}}{0.0124 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1.6129\% \end{aligned}$$

e. Isolat A<sub>11</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0132 \text{ g} - 0.0127 \text{ g}}{0.0132 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 3.7879\% \end{aligned}$$

f. Isolat A<sub>12</sub>P

$$\begin{aligned} \text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0134 \text{ g} - 0.0110 \text{ g}}{0.0134 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 17,9104\% \end{aligned}$$

g. Isolat S<sub>1</sub>A

$$\begin{aligned}\text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0131 \text{ g} - 0.0128 \text{ g}}{0.0131 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 2.2901 \%\end{aligned}$$

h. Isolat S<sub>2</sub>A

$$\begin{aligned}\text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.013 \text{ g} - 0.0128 \text{ g}}{0.013 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1.5385 \%\end{aligned}$$

i. Isolat S<sub>4</sub>A

$$\begin{aligned}\text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0131 \text{ g} - 0.0129 \text{ g}}{0.0131 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 1.5267 \%\end{aligned}$$

j. Isolat S<sub>5</sub>A

$$\begin{aligned}\text{Kehilangan Berat} &= \frac{0.0132 \text{ g} - 0.0127 \text{ g}}{0.0132 \text{ g}} \times 100\% \\ &= 3.7879 \%\end{aligned}$$

## LAMPIRAN 5: GAMBAR

### 1. Pengambilan Sampel



Tempat pengambilan sampel


### 2. Pembuatan Media



Ditimbang komposisi media



Dilarutkan media



Media King's B Agar




Media NA

### 3. Preparasi Sampel



Dihomogenkan sampel yang telah dilarutkan dengan NaCl Fis



Dihomogenkan sampel hasil pengenceran



Dipipet sampel hasil pengenceran ke dalam media




Diinkubasi bakteri dalam inkubator



Hasil isolat bakteri



Hasil isolat jamur



#### 4. Skrining bakteri




Diambil satu lup siolat bakteri



Digores pada media



Dilakukan pengukuran diameter isolate dan zona bening bakteri



Hasil zona bening bakteri

## 5. Persiapan Plastik Uji



Disterilisasi plastik uji dengan alkohol



Dibilas dengan akuades



Dikeringkan plastik uji dalam laminar air flow



Ditimbang bobot awal plastik uji

## 6. Uji Degradasi Polimer HDPE



Dimasukkan plastik uji ke dalam botol aquabides berisi media NB



Diinkubasi selama 4 bulan

## 7. Penentuan Presentasi Berat Kering Plastik Uji




Dibilas dengan akuades



Dihomogenkan



Dibilas dengan alkohol 70%



Dikeringkan plastik uji hasil biodegradasi



Didinginkan plastik uji hasil biodegradasi



Ditimbang bobot plastik uji setelah biodegradasi



Uji FTIR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

M A K A S S A R

## BIOGRAFI PENULIS



Nur Asmi, lahir di Kabupaten Bulukumba tepatnya di Kelurahan Dannaung Kecamatan Ujung Loe pada tanggal 07 Juni 1998. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan dari Marse dan Hartatia. Peneliti menyelesaikan pendidikan kanak-kanaknya di TKA Ittihadi Ujung Loe pada tahun 2004 kemudian melanjutkan ke pendidikan Sekolah Dasar di SDN 14 Babana dan lulus pada Tahun 2010.

Pada tahun yang sama peneliti memilih melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah Badan Amal Ujung Loe dan tamat pada tahun 2013 lalu melanjutkan kembali ke tingkat sekolah menengah atas di SMAN 9 Bulukumba dan lulus pada Tahun 2016. Selama peneliti menempuh pendidikan dari tingkat SD sampai SMA, peneliti aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstrakurikuler.

Jenjang pendidikan selanjutnya untuk tingkat S1 peneliti tempuh di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengambil jurusan Kimia pada Fakultas sains dan Teknologi. Semasa menginjakkan kaki dibangku kuliah peneliti berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan dan organisasi lingkup kampus. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan masa S1-nya pada tahun 2020.