

**PEMANFAATAN BATANG PISANG SEBAGAI SUBSTRAT DALAM
TEKNOLOGI *MICROBIAL FUEL CELL* (MFC) MENGGUNAKAN
*LACTOBACILLUS PLANTARUM***



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

RESTU WIDIANA

NIM: 60400116050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restu Widiana
NIM : 60400116050
Tempat/Tg.Lahir : Makkombong/08 Agustus 1999
Jurusan : Fisika Sains
Judul : Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Substrat Dalam
Teknologi *Microbial Fuel Cell* Dengan Menggunakan
Lactobacillus Plantarum.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 12 Desember 2020



Restu Widiana
NIM: 60400116050



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI


Proposal yang berjudul "Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Substrat Dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) Menggunakan *Lactobacillus Plantarum*" yang disusun oleh **RESTU WIDIANA**, Nim: **60400116050** Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 M, bertepatan dengan 25 Rabi'ul Akhir 1442 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 10 Desember 2020 M
25 Rabi'ul Akhir 1442 H


DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. (.....)	
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si (.....)	
Penguji I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D (.....)	
Penguji II	: Dr. Muh. Sadik Sabry, M.Ag (.....)	
Pembimbing I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si (.....)	
Pembimbing II	: Nurul Fuadi, S.Si., M.Si (.....)	

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. 
NIP. 19710412-200003 1 0001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wata'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi Penelitian dengan judul “**Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Substrat dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) Menggunakan *Lactobacillus Plantarum*”**. Shalawat dan salam kita mohon kepada Allah agar tercurah kepada nabi kita Muhammad saw, yang telah membawa umat dari zaman jahilliyah menuju zaman berakhlak mulia.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa Penulis harapkan Penulis tidak akan bisa menyelesaikan Skripsi ini tanpa pertolongan dan Rahmat dari Allah swt melalui wasilah manusia-manusia yang mendampingi penulis. Maka dari itu, terkhusus Penulis mengucapkan terimakasih kepada sang motivator terbaik di dunia yang saat ini berada di kampung halaman yaitu ibu (**ST. Aminah**) yang tiada henti dalam memberi dukungan secara lahir dan batin dengan doa, nasehat, semangat, materi, cinta dan kasih sayang. Juga kepada Bapak (**Bunondo**) yang senantiasa menasehati Penulis untuk hidup sederhana serta memenuhi kebutuhan hidup Penulis. Penulis sadar bahwa terimakasih saja tidak mungkin membalas segala jasa mereka, dengan karya ini dapat memberi kebahagiaan dalam hati mereka dan semoga menjadi amal jariyah yang dapat menyatukan kami di Surga-Nya, *Insyallah*. Semoga Allah membalas jerih payah kedua orang tua dengan surga-Nya.

Selain kepada kedua orang tua, Penulis juga menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibunda **Rahmaniah, S.Si., M.Si** selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dalam membimbing, meluangkan waktu, memberikan

ilmu, mengarahkan, menginspirasi, memotivasi, dan tidak hentinya untuk menasehati Penulis. Kemudian kepada Ibunda **Nurul Fuadi, S.Si., M.Si** selaku pembimbing yang juga banyak meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan Skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu, pada kesempatan ini, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2019-2023.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2019-2023.
3. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.**, selaku ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus Penasihat Akademik yang banyak memberi arahan dan pelajaran.
4. Bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd.**, selaku sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sekaligus Penasihat Akademik yang senantiasa memberi semangat, motivasi, arahan dan pelajaran.
5. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku penguji I yang banyak memberikan pelajaran dari saran-saran, nasehat dan yang diberikan guna memperbaiki tulisan ini sekaligus karakter penulis.
6. Ustadz **Dr. Muh. Sadik Sabry, M.Ag.**, selaku penguji II yang banyak memberikan pelajaran dari saran-saran, nasehat dan keterangan yang diberikan guna memperbaiki tulisan ini.

7. Dosen Penasehat Akademik **Fitriyanti, S.Si., M.Sc.** atas nasehat, motivasi dan arahnya dan dosen-dosen pengajar di Jurusan Fisika yang telah memberikan banyak pelajaran selama di masa perkuliahan. Serta kepada staf administrasi jurusan fisika ibu **Hadiningsih, S.E.**
8. Bapak dan Ibu Biro Akademik yang ada dalam lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi yang selalu siap dan sabar melayani penulis dalam pengurusan berkas akademik.
9. Terkhusus kepada Tim MFC **Nurul Khaerani Anwar** dan **Suriana Binti Ardi** yang telah menjadi team sepejuangan dalam penelitian ini dengan penuh kerja keras, saling memotivasi, amanah, tekun dan juga saling memahami satu sama lain.
10. Terkhusus pada teman-teman dari Jurusan Biologi **Fitriani Azis, Nur Alfisah, Nurhalimah, Reski Ramadani Djamaluddin dan Wahyuni** yang banyak membantu, mendampingi dan meluangkan waktunya dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Terkhusus kepada kakak angkat perempuan **Rina Angraeni** yang telah banyak memberikan peringatan, nasehat, semangat, motivasi dan memfasilitasi dalam penyusunan tulisan ini.
12. Teman-teman satu kontrakan **Asriani, Ayu Lestari, Maida, Nila Sari, Nining Aminah, Nurmala Khair, Reski Amalia, Rini, Rosalia S, dan Salbia Jamili** yang telah kebersamai sehingga membentuk sebuah keluarga kecil dalam lingkup perantauan.
13. Terkhusus kepada kakanda **Nugriwanti, S.Si** dan adinda **ST. Maryam** yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, dan memfasilitasi dalam penyusunan skripsi ini.

14. Sahabat seperjuangan di kampus **Citra Wardani, Fitriani, Hafiah MS, Indo Upe, Isna Yanti, Isra Alfiana, Kurnia K, Nur Safitri, Nurul Namira, Riska, Risma, Siti Amalia Hakim, Sitti Maemunah, Paisa, dan Yuliana Ningsih.** yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, nasehat, dan memfasilitasi dalam penyusunan tulisan ini.
15. Teman-teman **KKN DI DESA SORO KECAMATAN TAKKALALLA KABUPATEN WAJO ANGKATAN 62** yang juga banyak memberikan dukungan.
16. Teman-teman **“B16 BANG”** atau **Mahasiswa Jurusan Fisika Angkatan 2016** yang telah kebersamai baik suka maupun duka, senantiasa meluangkan waktunya dan tidak sungkan-sungkan dalam membantu. Teman-teman yang kebaikannya tidak dapat disebutkan karena begitu banyaknya kebaikan yang telah diberikan.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas jasa-jasanya semoga jasa-jasa tersebut bernilai ibadah dan amal jariyah disisi Allah SWT dan kelak dapat berkumpul di Surga-Nya *“Aamiin Ya Rabbal Alamin”*

Samata-Gowa, November 2020

Penyusun



RESTU WIDIANA
NIM: 60400116050


DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SIMBOL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Tanaman Pisang Kepok.....	8
2.2 <i>Microbial Fuel Cell</i> (MFC).....	13
2.3 Mikroorganisme dalam Teknologi MFC	18
2.4 Larutan Elektrolit dan Larutan Buffer.....	22
2.5 Elektroda Grafit.....	23
2.6 Spektrofotometer UV-Vis	25
2.7 Arus dan Tegangan	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
3.1 Waktu dan Tempat	29
3.2 Alat dan Bahan.....	29

3.3 Prosedur Kerja.....	31
3.4 Diagram Alir	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.2 Pembahasan.....	36
BAB V PENUTUP.....	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50
BIOGRAFI.....	54
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR SIMBOL

Simbol		Satuan
I	: Arus listrik	Ma
V	: Tegangan	V
A	: Luas permukaan elektroda	m ²
PD	: Kerapatan daya	mW/m ²
OD	: <i>Optical density</i>	



DAFTAR GAMBAR

No.	Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Pohon pisang		9
2.2.	Struktur ikatan alpha		12
2.3.	Struktur ikatan beta		12
2.4.	Struktur selulosa		12
2.5.	Teknologi MFC		15
2.6.	Siklus dalam MFC		16
2.7.	Transport elektron ke elektroda		17
2.8.	<i>Lactobacillus Plantarum</i>		19
2.9.	Mekanisme kerja enzim selulase		20
2.10.	Grafik fase-fase pertumbuhan mikroba		22
2.11.	Larutan Kalium Permanganat		22
2.12.	Deret volta		24
2.13.	Elektroda grafit		25
2.14.	Spektrofotometer UV-Vis		26
2.15.	Multimeter Digital		27
3.1.	Desain Reaktor MFC		32
3.2.	Diagram Alir		35
4.1.	Nilai Arus Pada Substrat Batang Pisang Dengan Menggunakan <i>Lactobacillus Plantarum</i>		39
4.2.	Nilai Tegangan Pada Substrat Batang Pisang Dengan Menggunakan <i>Lactobacillus Plantarum</i>		40
4.3.	Kurva Pertumbuhan Bakteri <i>Lactobacillus Plantarum</i>		46

DAFTAR TABEL

No.	Tabel	Judul Gambar	Halaman
2.1:	Komposisi kimia batang pisang		12
3.1:	Hasil pengukuran arus dan tegangan tanpa penambahan larutan elektrolit dan buffer		34
4.1:	Tabel hasil pengukuran arus dan tegangan		36



ABSTRAK

Nama : Restu Widiana

NIM : 60400116050

**Judul Skripsi : Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Substrat
Dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) Menggunakan
*Lactobacillus Plantarum***

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui potensi batang pisang sebagai substrat dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* dan mengetahui pengaruh penambahan aquades, larutan elektrolit dan larutan buffer dalam menghasilkan nilai arus dan tegangan. Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) terdiri dari kompartemen anoda dan katoda yang dibatasi oleh jembatan garam. Pada kompartemen anoda terjadi proses metabolisme *Lactobacillus Plantarum* yang mendegradasi substrat batang pisang sehingga menghasilkan electron, proton dan karbon dioksida yang bersifat *clean energy*. Batang elektroda grafit pada kompartemen anoda menjadi tempat melekatnya elektron dan mengalir ke kawat tembaga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai arus dan tegangan maksimum yang dihasilkan dari substrat batang pisang dengan penambahan aquades sebesar 0,6 mA dan 0,0723 V serta analisis kerapatan daya diperoleh hasil sebesar 29,71 mW/m². Sedangkan, pengaruh penambahan larutan elektrolit dan larutan buffer belum memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dikarenakan, terjadi insiden kebocoran pada reaktor sehingga mempengaruhi komponen lain dan membutuhkan waktu yang tidak menentu untuk memperbaharui komponen tersebut. Akan tetapi, dari tinjauan teoretis yang dilakukan berdasarkan penelitian terdahulu, menyatakan bahwa larutan elektrolit dan larutan buffer dapat meningkatkan nilai kerapatan daya pada teknologi MFC.

Kata Kunci : *Microbial Fuel Cell*, batang pisang, elektrolit, buffer.

ABSTRACT

Nama : Restu Widiana

NIM : 60400116050

**Judul Skripsi: Utilization of Banana Stems as a Substrate in Technology
*Microbial Fuel Cell (MFC) Using *Lactobacillus Plantarum****

Research has been carried out which aims to determine the potential of banana stalks as a substrate in Technology *Microbial Fuel Cell* and to determine the effect of adding distilled water, electrolyte solutions and buffer solutions in producing current and voltage values. technology *Microbial Fuel Cell (MFC)* consists of anode and cathode compartments bounded by a salt bridge. In the anode compartment there is a metabolic process of *Lactobacillus Plantarum* which degrades the banana stem substrate to produce electrons, protons and carbon dioxide which are *clean energy*. The graphite electrode rod in the anode compartment is where electrons attach and flow to the copper wire. The results of this study indicate the maximum current and voltage values generated from the banana stem substrate with the addition of distilled water of 0.6 mA and 0.0723 V and the power density analysis obtained results of 29.71 mW / m². Meanwhile, the effect of adding electrolyte solutions and buffer solutions has not obtained maximum results. This is because, there is an incidence of leakage in the reactor that affects other components and takes an uncertain time to renew these components. However, from a theoretical review conducted based on previous research, it is stated that electrolyte solutions and buffer solutions can increase the power density value in MFC technology.

Key Word : *Microbial Fuel Cell, banana stems, electrolytes, buffers.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan meningkatnya kebutuhan energi listrik yang akan digunakan. Energi listrik adalah salah satu bentuk konsumsi energi yang paling luas dalam kehidupan masyarakat. Di sektor rumah tangga, konsumsi listrik meningkat 21% pada 2016-2050 (BPPT-OEI, 2018:13-14). Ketersediaan energi listrik saat ini cukup memadai, namun ketersediaan tersebut masih didasarkan pada penggunaan sumber energi primer seperti batu bara. Penggunaan batu bara secara berkelanjutan mengakibatkan cadangan sumber energi tersebut semakin menurun. Tercatat dalam Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (2018), bahwa cadangan batu bara akan habis dalam kurung waktu 68 tahun. Sumber energi yang terbatas mengakibatkan ketersediaan energi listrik juga akan terbatas.

Energi primer tidak hanya terbatas, tetapi juga menghasilkan emisi yang besar seperti efek rumah kaca dan emisi CO₂. Emisi yang dihasilkan dapat merusak lingkungan, kerusakan lingkungan sebelumnya telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raaf/7:56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan penuh harap (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan”.

Menurut tafsir Al-Misbah, dijelaskan bahwa Allah swt. melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampuan batas. Alam raya telah diciptakan Allah swt dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambaNya untuk memperbaikinya. Firman-Nya *wad'uhu khaufan wa thama'an/berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut dan harapan*. Dalam ayat ini terdapat pesan, himpunlah dalam diri kamu rasa takut kepada Allah dan harapan akan anugrahNya serta jangan sekali-kali menduga bahwa doa yang kalian telah panjatkan –walau bersungguh-sungguh- sudah cukup (Shihab, 2009, 4: 143-144). Salah satu bentuk pengrusakan yang terjadi adalah penggunaan energi primer dalam memenuhi kebutuhan energi listrik. Karena efek dari penggunaan energi primer dapat merusak ciptaan-Nya (bumi). Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan terobosan-terobosan teknologi yang ramah lingkungan guna memenuhi kebutuhan energi listrik. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah Teknologi *Microbial Fuel Cell*.

Microbial Fuel Cell atau disingkat MFC adalah bagian dari sistem bioelektronik (BES) yang mengubah aktivitas metabolisme mikroorganisme menjadi energi listrik (Pant, *et al.*, 2009: 1). Mikroorganisme digunakan sebagai "*biocatalysts*" dalam konversi energi kimia menjadi energi listrik (Niessen, *et al.*, 2004: 955). MFC terdiri dari kompartemen anoda dan katoda yang dibatasi oleh *Proton Exchange Membrane* (PEM) atau membran pertukaran proton (Reddy, 2010: 957). Tujuan dari PEM selain untuk memisahkan cairan diruang masing-masing juga memungkinkan mengalirnya proton dari anoda ke katoda. Harga PEM sangat mahal sehingga, digantikan dengan *Cation Exchange Membrane* (CEM) yang harganya lebih murah. Untuk yang lebih sederhana lagi, biasanya

PEM dan CEM digantikan dengan *salt bridge* (jembatan garam) (Hu Z, 2008; Huang L, Angelidaki, 2008; Parkash, 2016: 248).

Dalam kompartemen anoda, terdapat mikroorganisme yang mengoksidasi substrat untuk menghasilkan elektron (e^-), proton (H^+), dan karbon dioksida (CO_2). Elektron yang melekat pada elektroda mengalir melalui sirkuit eksternal ke kompartemen. Sementara itu, proton (H^+) berdifusi menuju kompartemen katoda melalui jembatan garam dan berinteraksi dengan oksigen (O_2) untuk membentuk air (H_2O) (Diamond D *et al*, 2008; Dewan A *et al*, 2010; Parkash, 2016: 247). Pada kompartemen anoda terjadi reaksi oksidasi dan kompartemen katoda terjadi reaksi reduksi (Hayati,dkk, 2015: 85).

Penggunaan biomassa sebagai substrat menjadi faktor penting, karena substrat berfungsi sebagai karbon (nutrisi) dan sumber energi dalam proses biologis mikroba (Pant, *et al.*, 2009: 1). Sebagian besar sumber nutrisi mikroba dari tumbuhan terdiri dari senyawa makromolekul termasuk karbohidrat kompleks seperti pati dan selulosa (Niessen *et al*, 2004: 955). Batang pisang dapat digunakan sebagai sumber nutrisi mikroba karena mengandung selulosa dalam kisaran 60 hingga 65%, lignin 5 hingga 10%, hemiselulosa 6 hingga 8% dan air 10 hingga 15% (Naufal, 2019: 8).

Penggunaan selulosa dalam teknologi MFC telah dilakukan Ren *et al* (2007), dalam penelitiannya dengan MFC *dual-chamber* yang menggunakan bakteri *Geobacter sulfurreducens* dengan katolit ferisianida diperoleh kepadatan daya maksimum sebesar 143 mW/m^2 dari *carbonxy methyl cellulose* (CMC) larut dan $59,2 \text{ mW/m}^2$ dari MN301 selulosa tidak larut. Juga dilakukan Heriyono (2019), dalam penelitiannya Heriyono menggunakan substrat eceng gondok (*Eichhornia crassipes*) yang mengandung selulosa 64,51% dengan bakteri *Pseudomonas Sp*. Dari penelitian tersebut diperoleh nilai arus, tegangan

maksimum dan kerapatan daya dari penggunaan substrat eceng gondok dengan penambahan aquades berturut-turut sebesar 0,11 mA, 0,27 V dan 20,34 mW/m². Serta diperoleh nilai arus, tegangan maksimum dan kerapatan daya dari penggunaan substrat eceng gondok dengan penambahan larutan elektrolit kalium permanganat 0,2 M dan larutan buffer kalium fosfat pH 7 berturut-turut sebesar 3,06 mA, 0,86 V dan 1802,46 mW/m²

Selulosa merupakan karbohidrat kompleks sehingga dalam pemanfaatannya memerlukan proses degradasi selulosa menjadi monomer sederhana seperti glukosa. Salah satu cara mendegradasi selulosa yaitu menggunakan mikroorganisme (hidrolisis enzimatis) yang dapat menghasilkan enzim selulase (Ekawati, dkk. 2012: 31). Enzim selulase akan memecah selulosa menjadi monomer glukosa. Glukosa inilah yang akan menjadi sumber nutrisi bagi mikroba. Menurut Putri (2016: 26), mikroba yang dapat menghasilkan enzim selulase adalah *Lactobacillus Plantarum*.

Lactobacillus Plantarum adalah mikroba berbentuk batang (*rod*) yang hidup dalam lingkungan anaerob fakultatif (Suwayvia, 2017: 15) bersifat gram positif, non motil, berukuran 0,6 – 0,8 μm \times 1,2 – 6,0 μm dan memiliki pH optimal 5,3 – 5,6 (Buckle *et al.*, 1987; Trinanda, 2015: 19). Penggunaan *Lactobacillus Plantarum* dalam teknologi MFC sudah dilakukan oleh Ainun dan Linda (2018). Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan substrat fruktosa, laktosa, dan amilum (pati) dengan perolehan daya listrik maksimum berturut-turut 10,26 mW, 63 mW, dan 27,47 mW.

Dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell*, penggunaan larutan elektrolit pada kompartemen katoda dapat mempengaruhi produksi listrik yang dihasilkan. Seperti yang dilakukan Muftiana, dkk (2018), yang melakukan penelitian untuk menentukan pengaruh konsentrasi larutan elektrolit KMnO₄ dan K₃[Fe(CN)₆]

dalam produksi listrik dengan Teknologi *Microbial Fuel Cell* dengan menggunakan mikroba *Lactobacillus Bulgaricus* dalam substrat *whey* tahu. Dari hasil penelitian tersebut, pada konsentrasi 0,2 M larutan elektrolit KMnO_4 menghasilkan beda potensial maksimum yang lebih tinggi yaitu 99,2 mV. Sedangkan, pada larutan elektrolit $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ konsentrasi 0,2 M hanya menghasilkan beda potensial maksimum 48,6 mV. Selain dari penambahan elektrolit, penambahan larutan buffer pada kompartmen anoda dan katoda juga dapat meningkatkan produksi listrik dengan pH yang sesuai, sebagaimana yang dilakukan Sari, dkk (2016), yang menggunakan larutan buffer kalium fosfat dan natrium fosfat. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa menggunakan larutan buffer kalium fosfat mendapatkan nilai arus dan tegangan lebih tinggi dibandingkan larutan buffer natrium fosfat.

Berdasarkan uraian diatas, sehingga melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Substrat dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) Menggunakan *Lactobacillus Plantarum*. Sehingga dari penelitian ini dapat membantu dalam memenuhi ketersediaan energi yang bersifat ramah lingkungan.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana nilai kerapatan daya yang dihasilkan dari substrat batang pisang dengan penambahan aquades dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC)?
- b. Bagaimana pengaruh penambahan larutan kalium permanganat (KMnO_4) dan larutan kalium fosfat (K_2PO_4) terhadap nilai kerapatan daya yang dihasilkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui nilai kerapatan daya yang dihasilkan dari substrat batang pisang dengan penambahan aquades dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC).
- b. Mengetahui pengaruh penambahan larutan kalium permanganat (KMnO_4) dan larutan buffer kalium fosfat (K_2PO_4) terhadap nilai kerapatan daya yang dihasilkan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan dasar atau substrat yang digunakan adalah batang pisang dari pohon pisang kepok (*Musa Paradisiaca* L).
- b. Mikroba yang digunakan berasal dari genus *Lactobacillus* yaitu *Lactobacillus Plantarum*.
- c. Aquades digunakan pada kompartemen katoda pada pengukuran arus dan tegangan.
- d. Larutan elektrolit yang digunakan yaitu Kalium Permanganat (KMnO_4) dengan konsentrasi 0,2 M.
- e. Larutan buffer yang digunakan yaitu Kalium Fosfat (K_2PO_4) dengan pH 7.
- f. Tinjauan teoretis penggunaan larutan Kalium Permanganat (KMnO_4) dan larutan buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4).
- g. Penentuan grafik/kurva pertumbuhan mikroba dilakukan dengan menggunakan metode turbidimetri (kekeruhan).
- h. Parameter yang diukur adalah arus listrik I (A) dan tegangan V (V).
- i. Parameter yang dihitung adalah kerapatan daya PD (mW/m^2).

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan referensi baru kepada mahasiswa tentang pemanfaatan batang pisang dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) dengan penambahan larutan elektrolit kalium permanganat (KMnO_4) dan larutan buffer kalium fosfat (K_2PO_4) yang dapat meningkatkan produksi listrik.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan batang pisang dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) dalam meningkatkan kebutuhan energi listrik dengan menggunakan energi yang ramah lingkungan.
- c. Memberikan informasi kepada pemerintah dalam menerapkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dapat menggunakan Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) yang bersifat *clean energy*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Pisang Kepok

Tanaman merupakan salah satu material yang banyak tersedia di muka bumi. Tanaman banyak memiliki manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam QS. Asy-Syu'ara/26: 7-8,

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam pasang (tumbuh-tumbuhan) yang baik?. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.”

Pada ayat di atas, Allah SWT mengingatkan tentang kebesaran pengaruh-Nya, keagungan, kekuasaan dan kedudukan-Nya atas orang-orang yang berani menentang utusan-Nya dan mendustakan Kitab-Nya. Dia adalah Tuhan Yang Maha Perkasa, Maha Besar lagi Maha Kuasa, Dialah Yang menciptakan bumi dan menumbuhkan padanya berbagai macam tetumbuhan, pepohonan yang berbuah, dan hewan yang baik. Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari seorang lelaki, dari Asy-Sya'bi, bahwa manusia termasuk ke dalam (pengertian) tetumbuhan bumi ini. Dalam firman-Nya *inna fii dzaalika la'aayah/sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah*. Yaitu menunjukkan kekuasaan Tuhan Yang menciptakan segala sesuatu, Yang menghamparkan bumi, dan meninggikan bangunan langit. Sekalipun demikian, kebanyakan manusia tiada yang beriman, bahkan mereka mendustakan rasul-Nya dan kitab-Nya, menentang perintah-Nya dan mengerjakan larangan-Nya (Tafsir

Ibnu Katsir). Salah satu tanaman yang baik yang Allah SWT tumbuhkan di muka bumi adalah tanaman pisang kepok.



Gambar 2.1. Pohon Pisang
(Sumber: gambar primer, 2019)

Tanaman pisang adalah tanaman yang memiliki akar serabut tanpa akar tunggang, yang panjangnya sekitar 75-150 cm, tergantung pada varietasnya. Batang tanaman pisang dalam bentuk umbi batang umumnya dikenal sebagai bonggol pisang. Bonggol pisang keras dan memiliki mata tunas di beberapa bagian yang membentuk daun dan bunga pisang, dan batang pisang juga memiliki batang semu. Batang semu adalah bagian dari batang, yang terdiri dari daun panjang yang saling membungkus sampai membentuk batang yang kuat. Batang semu biasanya memiliki panjang 3-8 meter, tergantung varietasnya (Jayanti, 2016: 7). Tanaman pisang termasuk dalam tanaman golongan terna monokotil tahunan berbentuk pohon yang terdiri dari batang semu (Naufal, 2019).

Menurut *Unite States Departemen of Agriculture* dalam Jayanti (2016:6), klasifikasi tanaman pisang kepok pada (Gambar 2.1) adalah sebagai berikut :

Kerajaan : *Plantae*

Sub kerajaan : *Tracheobionta*

Superdevisi : *Spermatophyta*
 Divisi : *Magnoliophyta*
 Kelas : *Liliopsida*
 Sub kelas : *Zingiberidae*
 Ordo : *Zingiberales*
 Famili : *Musaceae*
 Genus : *Musa L*
 Spesies : *Musa balbisiana*

Di Indonesia, produksi pisang merupakan buah unggulan pada tahun 2016-2017 dengan tingkat produksi 7,16 juta ton, dengan peningkatan 2,22 % (BPS, 2017). Produksi pisang akan menghasilkan residu berupa batang pisang, karena pohon pisang dipanen hanya untuk diambil buahnya dan pohon pisang hanya dapat berbuah sekali. Setelah panen, pohon pisang akan digantikan oleh pertumbuhan tunas baru. Kemudian, dari proses panen ini, akan menghasilkan batang pisang yang melimpah. Dalam Al-Qur'an Surah Waqi'ah/56: 27–29 Allah SWT berfirman :

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

“Dan golongan kanan, alangkah bahagiannya golongan kanan itu. (Mereka) berada di antara pohon bidara yang tak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)”

Menurut tafsir Kemenag RI, dalam ayat ini Allah menjelaskan siapakah golongan kanan itu. Dan sebagian manusia termasuk golongan kanan, yaitu mereka yang beriman dan menaati ajaran Allah. Alangkah bahagiannya mereka

yang termasuk golongan kanan itu. Mereka pasti akan mendapat balasan surga yang penuh kenikmatan. Orang yang termasuk golongan kanan tu berada di antara pohon bidara yang tak berduri dengan penuh kegembiraan, dan di sekeliling mereka terdapat pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan telah masak (Kemenag RI).

Dalam Al-Qur'an Allah swt menyebut secara langsung kata pohon pisang, meski pohon pisang yang dimaksud bukanlah pohon pisang yang saat ini dipahami oleh kebanyakan orang *Wallahu a'lam*. Namun, hal ini menunjukkan bahwa terdapat keistimewaan dalam pohon pisang tersebut. Dalam proses panen, pohon pisang menghasilkan residu berupa batang pisang. Umumnya dalam masyarakat pemanfaatan batang pisang hanya sebatas pakan ternak dan media tumbuh tanaman, sedangkan batang pisang ini memiliki kandungan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut.

Menurut *Building Material and Technology Promotion Council* dalam Naufal (2019), komposisi kimia batang pisang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 : Komposisi kimia batang pisang

Komposisi Kimia	Kandungan (%)
Lignin	5-10
Selulosa	60-65
Hemiselulosa	6-8
Air	10-15


(sumber : Naufal, 2019)

Dalam batang pisang selulosa adalah komponen utama penyusun dinding sel dan hampir tidak pernah ditemukan dalam kondisi murni di alam, tetapi berikatan dengan komponen lain seperti lignin dan hemiselulosa. Selulosa mengandung sekitar 50–90% bagian yang mengkristal dan sisanya bagian amorf (Tu, 2016: 6). Selulosa adalah polimer glukosa yang memiliki bentuk rantai linier

dan dihubungkan oleh ikatan β -1,4 glikosidik. Selulosa tidak mudah didegradasi baik secara kimia maupun mekanis (Holtzapfle, 2003; Naufal, 2019: 9).


Menurut Naufal (2019: 10-11) berdasarkan derajat polimerisasi dan kelarutan dalam senyawa natrium hidroksida (NaOH) 17,5%, selulosa dapat dibedakan atas tiga jenis yaitu :

1. Selulosa α (*Alpha Cellulose*) adalah selulosa rantai panjang, tidak larut dalam larutan NaOH 17,5% atau larutan basa yang kuat dengan nilai polimerisasi dari 600 - 1500. Selulosa α sebagai penduga dan atau penentu tingkat unit selulosa. Selulosa α adalah kualitas selulosa tertinggi (murni).




Gambar 2.2. Struktur Ikatan Alpha

2. Selulosa β (*Betha Cellulose*) adalah selulosa rantai pendek, larut dalam larutan NaOH 17,5% atau basa kuat dengan tingkat polimerisasi 15-90, dapat mengendap bila dinetralkan.



Gambar 2.3. Struktur Ikatan Beta

3. Selulosa γ (*Gamma cellulose*) adalah sama dengan selulosa β , tetapi derajat polimerisasinya kurang dari 15.




Gambar 2.4. Struktur Selulosa
(Sumber : Heriyono, 2019: 16)

Sifat selulosa tidak memiliki rasa, tidak berbau, tidak larut dalam air dan beberapa pelarut organik. Struktur selulosa (lihat Gambar 2.4) dapat dibagi menjadi unit glukosa dengan mereaksikannya menggunakan asam pekat pada suhu tinggi (Naufal, 2019:12). Selain dengan penggunaan asam pekat, pemecahan selulosa juga dapat dilakukan dengan cara enzimatik (Tuo, 2016: 6). Kandungan selulosa yang tinggi dalam batang pisang dapat dimanfaatkan dalam teknologi *microbial fuel cell* dalam memproduksi listrik.

2.2. *Microbial Fuel Cell (MFC)*

Microbial Fuel Cell adalah salah satu alternatif teknologi yang mampu menghasilkan energi yang dapat diperbarui tanpa menghasilkan emisi CO₂. Artinya, teknologi ini bersifat ramah lingkungan (Bose, 2016; Utami, dkk, 2018: 62). *Microbial Fuel Cell* atau disingkat MFC adalah bagian dari sistem bioelektronik (BESs) yang mengubah aktivitas metabolisme mikroorganisme menjadi energi listrik (Pant *et al.*, 2009: 1). Mikroorganisme digunakan sebagai “*biocatalysts*” dalam mengubah energi kimia menjadi energi listrik (Niessen *et al.*, 2004: 955).

MFC terdiri dari kompartemen anoda dan katoda yang dibatasi oleh *Proton Exchange Membrane* (PEM) atau membran pertukaran proton. Dalam kompartemen anoda biasanya bersifat *anaerobic* dan kompartemen katoda bersifat *aerobic* (Reddy, 2010: 957). Kompartemen anoda berperan sebagai lingkungan hidup mikroba untuk melakukan metabolisme sehingga menghasilkan energi berupa elektron dan proton. Sedangkan, pada kompartemen katoda sebagai tempat menampung energi hasil transfer energi (Kanani, 2017; Heriyono, 2019: 8). Tujuan dari PEM adalah untuk memisahkan cairan di ruang masing-masing dan memungkinkan proton mengalir dari anoda ke katoda.




Gambar 2.5. Teknologi MFC
(Sumber: Ren *et al*, 2008: 618)

Harga PEM sangat mahal, sehingga digantikan dengan *Cation Exchange Membrane* (CEM) yang harganya lebih murah. Untuk yang lebih sederhana lagi, biasanya PEM dan CEM digantikan dengan *salt bridge* (jembatan garam) (Hu Z, 2008; Huang L, Angelidaki, 2008; Parkash, 2016: 248). Selain itu, terdapat juga elektroda grafit di dalam kompartemen anoda dan katoda. Pada kompartemen anoda, elektroda grafit berfungsi sebagai tempat melekatnya elektron dari hasil metabolisme mikroba (Heriyono, 2019: 9). Sedangkan, pada kompartemen katoda

berfungsi sebagai tempat mengalirnya elektron yang akan membantu dalam pembentukan air.


Pada teknologi MFC, proses menghasilkan listrik dimulai dengan degradasi substrat organik di kompartemen anoda oleh mikroba (Gambar 2.4). Proses degradasi substrat menghasilkan elektron (e^-), proton (H^+), dan karbon dioksida (CO_2). Batang elektroda di kompartemen anoda akan menjadi tempat melekatnya elektron dan terjadi proses difusi proton menuju kompartemen katoda melalui jembatan garam. Pada kompartemen katoda terdapat larutan elektrolit dan oksigen (O_2), proton yang terdifusi akan berikatan dengan oksigen sehingga membentuk air (H_2O). Elektron yang melekat pada batang elektroda akan mengalir melalui kawat konduktif menuju kompartemen katoda, karena dalam pembentukan air dibutuhkan elektron (Heriyono, 2019: 9).



Gambar 2.6. Siklus dalam MFC
(Sumber: Parkash, 2016: 247)

Tahap selanjutnya yaitu proses degradasi bahan organik oleh mikroba. Mikroba akan mengalami metabolisme terhadap bahan organik sehingga menghasilkan energi dan karbon dioksida (Kurniawati dan Sanjaya, 2013: 19). Gula sederhana sebagai molekul hasil degradasi dapat digunakan sebagai sumber


energi mikroba untuk tahap selanjutnya. Sehingga dalam proses tersebut menghasilkan reaksi berikut (Purwono, 2015: 59).



Degradasi substrat yang terjadi pada metabolisme mikroba akan mengubah substrat menjadi energi berupa elektron (e^-) dan ion H^+ (lihat persamaan 2.1). Dalam proses metabolisme, senyawa NAD^+ yang terbentuk akan menerima atau mendonorkan elektron dalam metabolisme mikroba sehingga terjadi reaksi redoks. Dari reaksi tersebut dua atom hidrogen yaitu ion hidrida (H^-) dan proton (H^+) akan dilepaskan dari suatu reaktan (R). Akibat pelepasan ion hidrida terjadi reaksi reduksi NAD^+ menjadi NADH dan akibat pelepasan proton maka terjadi reaksi oksidasi RH_2 (Kurniawati dan Sanjaya, 2013: 19) maka reaksi yang terjadi menjadi:



Transfer elektron-elektron menurut Reddy (2010: 959), terdapat empat proses transfer elektron. Pada transfer elektron yang pertama yaitu transfer elektron langsung oleh produk fermentasi. Jenis transfer elektron ini menggunakan bahan fermentasi berupa ragi untuk membangkitkan listrik. Dalam proses ini, produk akan berkurang sejalan dengan fermentasi mikroba abiotik yang teroksidasi pada permukaan anoda untuk mendonorkan atau mentransfer elektron. Transport yang kedua yaitu transport elektron oleh mediator buatan. Dalam transport ini, media buatan kadang-kadang disebut pengangkut elektron.



Gambar 2.7. Transpor elektron ke elektroda
(Sumber: Reddy, 2010: 958)

Bahan kimia yang digunakan memungkinkan mikroorganisme menghasilkan produk yang lebih elektrokimia aktif dari pada kebanyakan produk fermentasi. Angkutan elektron yang biasa digunakan seperti, thionine, benzylviologen, 2-hydroxy-1, dan various phenazines. Mediator-mediator tersebut harus memiliki karakter berikut, (1) mampu melintasi membran sel dengan mudah; (2) mampu menerima elektron dari pembawa rantai transport elektron; (3) memiliki tingkat reaksi elektroda tinggi; (4) memiliki kelarutan yang baik dalam anolit; (5) non-biodegradable dan tidak beracun untuk mikroba; (6) biaya murah. Kemudian transport yang ketiga yaitu transport elektron melalui mediator mikroorganisme itu sendiri. Dan yang keempat, transport elektron secara langsung. Pada transport ini memungkinkan mikroorganisme melakukan transfer elektron ke permukaan elektroda, hal ini diusulkan ketika ditemukan bahwa pada kultur *Shewanella putrefaciens* yang menghasilkan listrik pada saat proses metabolisme laktat.

2.3. Mikroorganisme dalam Teknologi MFC

Mikroba adalah jenis mikroorganisme yang kecil dan hanya dapat dilihat dengan bantuan alat yang dapat melihat makhluk hidup yang kecil seperti mikroskop. Dalam Al-Quran Surah Yunus[10] ayat 61, Allah SWT berfirman :


وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

Terjemahnya :

“Dan tidaklah engkau (Muhammad) berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat dari Al Quran serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikitpun dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah (atom) baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)”

Pada ayat diatas, menerangkan bahwa (kamu tidak berada) hai Muhammad! (dalam suatu keadaan) dalam suatu perkara (dan tidak membaca suatu ayat) artinya mengenai perkara tersebut atau membaca dari Allah (dari Alquran) yang diturunkan oleh-Nya kepadamu (dan kamu tidak mengerjakan) khithab ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw dan ummatnya (suatu pekerjaan, melainkan Kami menjadi saksi atas kalian) meneliti (ketika kalian melakukan) mengerjakan (perbuatan itu) amal perbuatan itu. (Tidak luput) tidak samar (dari pengetahuan Rabbmu hal yang sebesar) seberat (dzarrah) semut yang paling kecil (di bumi atau pun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata) yang jelas, yaitu Lauh Mahfuzh (Tafsir Jalalayn). Dalam ilmu biologi makhluk hidup yang tergolong sebagai *dzarrah* (sesuatu yang berukuran kecil) adalah mikroba

(Putri, 2016: 1). Mikroba yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Lactobacillus Plantarum*.



Gambar 2.8. *Lactobacillus Plantarum*


(Sumber :<https://pixels.com/featured/1-lactobacillus-plantarum-dennis-kunkel-microscopyscience-photo-library.html>)

Menurut Holt *et al* (2000) dalam Suwayvia (2017: 16), klasifikasi dari mikroba *Lactobacillus Plantarum* adalah sebagai berikut:

Kingdom : *Bacteria*
Divisi : *Firmicutes*
Kelas : *Bacili*
Ordo : *Lactobacillales*
Famili : *Lactobacillaceae*
Genus : *Lactobacillus*
Spesies : *Lactobacillus Plantarum*.

Lactobacillus Plantarum atau disingkat *L. Plantarum* adalah jenis bakteri asam laktat (BAL) yang dapat tumbuh optimal pada suhu 30-37 °C dan berada di pH 5-7. Di media agar, bakteri ini membentuk koloni dengan ukuran 2-3 mm, putih opaque, dan dikenal sebagai bakteri penghasil asam laktat (Rosidah, 2018: 12). *Lactobacillus Plantarum* adalah mikroba gram positif, non motil, yang berukuran 0,6 – 0,8 µm × 1,2 – 6,0 µm (Buckle *et al.*, 1987; Trinanda, 2015: 19). Mikroba ini berbentuk batang (*rod*) dan umumnya berantai pendek, berbentuk

non-spora, dan hidup di lingkungan anaerob fakultatif (Suwayvia, 2017: 15). *Lactobacillus Plantarum* menghasilkan enzim selulase yang mampu menghidrolisis selulosa menjadi glukosa (Utami, dkk, 2018: 4).




Gambar 2.9. Mekanisme kerja enzim selulase (Sumber: Heriyono, 2019: 18)

Enzim selulase adalah enzim yang mengandung enzim ekstraseluler, enzim ini diproduksi dalam sel. Enzim yang dihasilkan oleh mikroba ini akan dilepaskan dari sel ke media fermentasi untuk memecah senyawa rantai panjang (polimer) sehingga senyawa tersebut dapat larut dan mudah diserap dinding sel. Enzim selulase adalah enzim kompleks yang terdiri dari tiga tipe enzim, yaitu *endoglukanase*, *eksoglukanase* dan β -*glukosidase* (Putri, 2016: 12-13).

Proses hidrolisis selulosa secara enzimatik terjadi melalui dua tahap (Gambar 2.7) yaitu pada tahap pertama dengan bantuan enzim *glukonase* termasuk *endoglukanase* dan *eksoglukanase* untuk mendegradasi selulosa menjadi selobiosa. Selanjutnya, tahap kedua pemecahan selobiosa menjadi glukosa oleh β -*glukosidase* (Saropah, dkk, 2012: 37). Enzim *endoglukanase* berperan sebagai pemotong rantai selulosa sehingga rantai tersebut menjadi lebih pendek, hasil potongan akan menjadi ujung rantai baru. Selanjutnya, hasil potongan tersebut akan diproses enzim *eksoglukanase* sehingga menghasilkan komponen utama

(selobiosa) dari rantai tersebut. Dan enzim β -glukosidase berperan untuk menghidrolisis selobiosa menjadi glukosa (Putri, 2016: 14).



Gambar 2.10. Grafik fase-fase pertumbuhan mikroba (Sumber: Fifendy, 2017: 124)

Dalam Fifendy (2017: 123-124) menerangkan bahwa mikroba memiliki empat fase pertumbuhan (lihat Gambar 2.10) diantaranya sebagai berikut :

- a. Fase *lag* atau fase adaptasi merupakan fase dimana mikroba beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai berkembangbiak secara perlahan.
- b. Fase *logaritmik* atau fase eksponensial merupakan fase dimana pertumbuhan mikroba berlangsung paling cepat.
- c. Fase *stationer* atau tetap merupakan fase dimana terjadi keseimbangan antara jumlah mikroba yang berkembangbiak dengan mikroba yang mengalami kematian.
- d. Fase *autolisis* atau biasa disebut fase kematian merupakan fase dimana terjadi ketidakseimbangan antara jumlah mikroba yang berkembangbiak dengan mikroba yang mati. Mikroba yang mengalami kematian lebih mendominasi dibandingkan mikroba yang berkembangbiak.


2.4. Larutan Elektrolit dan Larutan Buffer

Larutan elektrolit dalam teknologi MFC berfungsi sebagai oksidator atau penangkap elektron akibat reaksi redoks yang melibatkan mikroba dalam kompartemen anoda. Untuk dapat meningkatkan energi yang dihasilkan maka digunakan larutan elektrolit dengan konsentrasi yang sesuai (Heriyono, 2019: 19).



Gambar 2.11. Larutan Kalium Permanganat
(Sumber : <https://wanibesak.wordpress.com/category/kimia/>)

Salah satu larutan elektrolit yang dapat digunakan adalah kalium permanganat (KMnO_4). Kalium permanganat memiliki potensial reduksi standar yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai larutan elektrolit (Sari, 2017:18). Potensial reduksi standar dari kalium permanganat sebesar 1,70 Volt, sehingga baik digunakan sebagai oksidator maupun penangkap elektron (Muftiana dkk, 2018: 50). Menurut Logan *et al* (2006: 5185), rumus kimia dari penggunaan kalium permanganat adalah sebagai berikut:



Namun, dalam penggunaan larutan elektrolit akan menyebabkan nilai pH tidak stabil yang dapat mempengaruhi potensial yang dihasilkan sehingga

dibutuhkan larutan penyangga agar dapat menstabilkan nilai pH. Penggunaan larutan penyangga atau buffer pada kompartemen anoda bertujuan untuk menjaga stabilitas pH media pertumbuhan mikroba. Penyangga adalah campuran garam mono dan dibasik, maupun senyawa organik amfoter (Fifendy, 2017: 134). Selain itu, larutan buffer mengandung unsur logam nutrisi yang merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan mikroba dalam sintesa komponen sel sehingga dapat mempengaruhi potensial yang dihasilkan. Sedangkan dalam kompartemen katoda penambahan larutan buffer dapat menstabilkan perubahan pH sehingga tidak menyebabkan OH^- masuk ke kompartemen anoda, karena pH yang tinggi akan menyebabkan OH^- masuk (Sari, dkk, 2016: 108).

Buffer yang digunakan pada penelitian ini yaitu buffer kalium fosfat. Dalam sintesis protein, kalium dapat digunakan sebagai aktivasi enzim (Fifendy, 2017: 111). Unsur logam nutrisi ini, diperlukan oleh mikroba gram positif seperti *Lactobacillus Plantarum* dalam pertumbuhannya. Karena ion K^+ dapat memperbanyak pertumbuhan atau berkembangnya mikroba, sehingga elektron yang dihasilkan akan semakin banyak (Sari, dkk, 2016: 110).

2.5. Elektroda Grafit

Dalam sel volta, anoda disebut elektroda positif, di mana reaksi reduksi terjadi. Sementara katoda disebut elektroda negatif, dimana terjadi reaksi oksidasi. Luigi Galvani (1780) dan Alessandro Volta (1800) dalam Sari (2017:12), menyatakan bahwa arus listrik dapat terbentuk dari reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi yaitu reaksi reduksi dan oksidasi yang disingkat menjadi reaksi redoks. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan alat yang disebut deret volta. Susunan deret volta dimulai dari Li – K – Ba – Ca – Na – Mg – Al – Zn – Cr – Fe – Ni – Sn – Pb – | H | - Cu – Hg – Ag – Pt – Ti – Au.

Pada susunan deret volta, $|H|$ menjadi bagian pusatnya. Di sisi kiri, terdapat unsur-unsur dengan potensial elektroda lebih negatif (rendah) dan di sisi kanan terletak unsur-unsur dengan potensial elektroda lebih positif (tinggi). Posisi logam menentukan sifat reaktif dan reduktif dari logam. Semakin ke kiri suatu logam dalam deret volta, maka logam tersebut semakin reaktif (mudah melepas elektron) dan menjadi reduktif yang semakin kuat (mudah mengalami oksidasi) (Sari, 2017: 12).

Logam Ni berada disebelah kiri unsur $[H]$ yang memiliki nilai potensial standar $-0,25$ dan logam Ti berada disebelah kanan unsur $[H]$ dan memiliki nilai potensial standar $+1,25$. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan elektroda diantaranya bersifat stabilitas fisik dan kimiawi seperti ketahanan terhadap korosi, pembentukan oksida dan hidrida tertentu, laju dan selektivitas produk yang terbentuk, konduktivitas listriknya, dan kesesuaian dengan desain reaktornya (Rozi, 2017: 8).



Gambar 2.12. Elektroda grafit
(Sumber: <https://www.tokopedia.com/islandaksesoris/ia-5-pcs-10mm-99-99-grafit-elektroda-cylinder-rod-panjang>)

Pada penelitian menggunakan teknologi MFC ini, elektroda yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu anoda dan katoda. Sifat material anoda harus bersifat konduktif, *biocompatible* (dapat beradaptasi dengan makhluk hidup), dan

secara kimia stabil dalam larutan reaktor. Bahan yang umum digunakan adalah bahan berbasis karbon, karena sifatnya yang memiliki konduktivitas tinggi, stabil, kuat, sifat permukaan yang sesuai dengan perkembangan bakteri dan luas permukaan yang memadai. Contoh logam yang biasa digunakan yaitu grafit baik dalam bentuk batang maupun lempeng. Sedangkan, material katoda yang biasa digunakan berupa bahan karbon biasa seperti plat grafit (Kristin, 2012: 8).

2.6. Spektrofotometer UV-VIS

Salah satu metode penentuan kurva pertumbuhan mikroba adalah dengan cara kekeruhan (*turbiditas/turbidimetri*). Metode ini adalah salah satu metode tercepat untuk perhitungan massal sel. Pengukuran kekeruhan dapat dilakukan dengan fotometer atau spektrofotometer. Pengukuran kekeruhan ini didasarkan pada partikel kecil yang menyebarkan cahaya langsung secara proposional (sampai batas-batas tertentu) dengan konsentrasinya. Zat cahaya melewati tabung dengan suspensi mikroba, sehingga cahaya dihamburkan (Trinanda, 2015: 24).



Gambar 2.13. Spektrofotometer UV-Vis
(Sumber :<https://wanibesak.wordpress.com/tag/spektrofotometer-uv-vis/>)

Spektrofotometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi relatif ketika energi di transmisikan, dipantulkan, atau pancarkan sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrofotometer menghasilkan sinar dari spektrum

panjang gelombang tertentu, dan fotometer untuk mengukur intensitas cahaya yang diabsorpsi (Trinanda, 2015: 27).

Prinsip spektrofotometer UV-VIS senyawa yang menyerap cahaya dalam daerah tampak (senyawa berwarna) memiliki elektron yang lebih mudah disampaikan daripada senyawa yang menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Ketika radiasi elektromagnetik dilewatkan dalam media homogen, maka sebagian radiasi dipantulkan, diabsorpsi, dan ditransmisikan. Radiasi yang dipantulkan dapat diabaikan, sementara radiasi yang dilewatkan sebagian diabsorpsi dan ditransmisikan. Kurva absorpsi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara absorban atau transmittan larutan terhadap panjang gelombang. Pengukuran absorpsi harus dilakukan pada panjang gelombang maksimum (λ maks), karena sensitivitas maksimum dapat diperoleh ketika larutan dengan konsentrasi tertentu memberikan sinyal yang kuat pada panjang gelombang itu.

Proses penyerapan cahaya dalam spektrofotometer mengacu pada Hukum Lambert Beer, yaitu ketika cahaya monokromatis (I_0) mengenai suatu media (larutan) maka sebagian cahaya tersebut akan diserap (I_a), sebagian dipantulkan (I_r), dan ada yang diteruskan (I_t). ketika molekul dalam larutan tertentu menyerap energi dari cahaya UV dan cahaya yang tampak, jumlah energi yang diserap menyebabkan transfer elektron dari keadaan dasar ke keadaan tereksitasi (Fathia, 2018: 21).

Hukum Lambert-Beer hanya dapat diterapkan pada radiasi monokromatik dan memiliki sifat dasar sebagai spesies penyerap yang tidak berubah di sepanjang rentang konsentrasi yang diteliti. Secara matematis, jika sistem yang ideal akan memperoleh satu garis lurus antara absorbansi (A) dengan konsentrasi (C) (Trinanda, 2015: 27).

2.7. Arus dan Tegangan

Besaran satuan arus listrik adalah ampere dan simbol besaran dari satuan tersebut adalah A. Arus listrik dengan jumlah yang lebih kecil diukur dengan satuan miliampere, satu miliampere yang simbolnya mA adalah seperseribu dari satu ampere (Bishop, 2004: 12).



Gambar 2.14. Multimeter Digital
(Sumber : gambar primer, 2018)

Alat ukur untuk mengukur arus dan tegangan yaitu multimeter. Multimeter memungkinkan untuk mengukur beberapa besaran listrik yang berbeda. Multimeter terbagi menjadi dua, yaitu analog dan digital (Bishop, 2004: 14). Menurut Logan *et al* (2006: 1586-1587), perhitungan arus listrik berdasarkan hukum Ohm yang menyatakan bahwa :

$$I = V/R \quad (2.6)$$

Persamaan tersebut digunakan dalam pengukuran tegangan. Dalam teknologi MFC, menunjukkan bahwa besar daya yang perlu dievaluasi. Persamaan dari daya adalah :

$$P = IV \quad (2.7)$$

Perhitungan arus listrik berdasarkan dari hukum Ohm (persamaan 2.6), sehingga persamaan daya menjadi :

$$P = V^2/R \quad (2.8)$$

Nilai berupa arus dan tegangan akan dianalisis kedalam bentuk nilai kerapatan daya. Kerapatan daya disimbolkan dengan PD dengan satuan W/m^2 atau mW/m^2 .

Kerapatan daya merupakan daya (P) per satuan luas elektroda pada anoda (A), luasan elektroda pada anoda dimasukkan karena anoda merupakan tempat terjadinya proses reaksi biologi. Sehingga dirumuskan sebagai berikut :

$$PD = IV/A \quad (2.9)$$

Dimana,

PD = kerapatan daya (mW/m^2),

I = arus listrik (A),

V = tegangan (V), dan

A = luas permukaan elektroda (m^2).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat

Waktu dilakukannya penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2019 – September 2020. Bertempat di Laboratorium Anorganik Jurusan Kimia (pembuatan larutan NaOH, HCl, dan KMnO_4). Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi Jurusan Fisika (pengukuran arus dan tegangan). Dan Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi (preparasi mikroorganisme dan pengukuran *Optical Density*). Semua laboratorium berada dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Alat berikut yang digunakan dalam penelitian diantaranya :

- a. Reaktor MFC *double chamber*
- b. Spektrofotometer UV-Vis
- c. Inkubator
- d. Blender
- e. *Laminar Air Flow* (LAF)
- f. *Autoklav*
- g. *Hotplate*
- h. *Shaker incubator*
- i. Neraca digital
- j. Neraca analitik
- k. Multimeter digital
- l. Kompor listrik

- m. Rak tabung
- n. Termometer
- o. Tabung reaksi
- p. Labu takar 100 ml dan 1000 ml
- q. Gelas ukur 10 ml dan 20 ml
- r. Gelas kimia 100 ml, 250 ml, 500 ml dan 1000 ml
- s. Erlenmeyer 50 ml, 250 ml, 1000 ml
- t. Pipet volume
- u. Bulb
- v. Bor
- w. Spatula
- x. Kawat ose
- y. Kabel penghubung
- z. Penjepit buaya

3.2.2 Bahan

Bahan berikut yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya :

- a. Limbah batang pisang kepok (*Musa balbisiana*)
- b. Isolat *Lactobacillus Plantarum* (*L. Plantarum*)
- c. Media *denMan Ragosa and Sharpe Broth* (*MRS Broth*)
- d. Media *denMan Ragosa and Sharpe Agar* (*MRS Agar*)
- e. Agar *Swallow*
- f. Aquades (H_2O)
- g. Natrium Hidroksida (NaOH) 1 M
- h. Asam Klorida (HCl) 1 M
- i. Garam KCl 1 M
- j. Kawat tembaga

- k. Padatan Kalium Permanganat (KMnO_4)
- l. Larutan Buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4) pH 7
- m. Elektroda Grafit dari baterai bekas ABC ukuran A
- n. Aluminium foil
- o. Kapas
- p. *Tissue*

3.3. Prosedur Kerja

3.3.1 Preparasi Substrat Batang Pisang

- a. Menimbang batang pisang sebanyak 3 kg
- b. Membersihkan dengan aquades (H_2O)
- c. Memotong kecil-kecil lalu keringkan
- d. Menghaluskan dengan blender hingga 50 gram kemudian menambahkan aquades sebanyak 700 ml
- e. Memanaskan dengan temperatur $100\text{ }^\circ\text{C}$ selama ± 30 menit sehingga membentuk *slurry*
- f. Memindahkan *slurry* kedalam wadah, lalu diamkan hingga dingin dan *slurry* siap untuk digunakan.

3.3.2 Preparasi Mikroorganisme (*L. Plantarum*)

- a. Menyiapkan *L. Plantarum* yang terisolasi (di media agar)
- b. Memindahkan 1 ose bibit *L. Plantarum* kedalam 100 ml media MRS *broth*
- c. Menumbuhkan bakteri ke dalam inkubator selama 24 jam dengan temperatur $37\text{ }^\circ\text{C}$ (Ainun dan Linda, 2018).


3.3.3 Preparasi Elektroda Grafit

- a. Merendam elektroda grafit (karbon aktif) ke dalam larutan Asam Clorida (HCl) konsentrasi 1 M selama 1 x 24 jam.
- b. Membilas dengan menggunakan aquades hingga bersih

- c. Merendam elektroda dengan konsentrasi 1 M selama 1 x 24 jam dalam larutan NaOH
- d. Membilas dengan aquades, dan merendam elektroda ke dalam aquades sampai digunakan (Kristin, 2012).

3.3.4 Preparasi Reaktor MFC

- a. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
- b. Membuat reaktor seperti pada desain reaktor MFC berikut :



Gambar 3.1. Desain reaktor MFC
(Sumber: Renet *al.*, 2008: 618)

3.3.5 Preparasi Salt Bridge (jembatan garam)

- a. Melarutkan 5 gram (%) agar *swallow* kedalam 100 ml aquades lalu panaskan.
- b. Menambahkan 3 gr KCl 1 M ke dalam larutan agar dan homogenkan dengan *hotplate*.
- c. Masukkan ke dalam tabung pipa dan biarkan dingin hingga siap digunakan (Fitriani, dkk, 2017).

3.3.6 Mengukur Nilai *Optical Density* (OD)

Membuat media inokulum dengan menimbang 7,8375 gr MRS *broth*, kemudian larutkan kedalam aquades sebanyak 150 ml lalu homogenkan dengan *hotplate* selama ± 30 menit. Selanjutnya, sterilisasi media kedalam *autoklav*

selama 15 menit dengan temperatur 121 °C. Kemudian mengambil isolat bakteri dengan kawat ose, lalu memindahkan bakteri ke media inokulum. Selanjutnya, menginkubasi media inokulum di *shaker incubator* dengan kecepatan 120 rpm pada 37 °C selama ± 24 jam.

Membuat blanko dengan menimbang 2,6125 gr MRS *broth*, kemudian larutkan kedalam aquades sebanyak 50 ml lalu homogenkan dengan *hotplate* selama ± 30 menit. Selanjutnya, sterilisasi media kedalam *autoklav* selama 15 menit dengan temperatur 121 °C. Memipet masing-masing 1 ml media inokulum dan blanko lalu masukkan kedalam kuvet yang berbeda, kuvet yang berisi media inokulum kemudian di fortex. Selanjutnya, setiap kuvet dimasukkan ke dalam spektrofotometer UV-Vis dengan panjang gelombang 600 nm untuk diamati nilai *Optical Density*nya. Lakukan ini setiap interval 4 jam selama 32 jam.

3.3.7 Eksperimen MFC

a. Menggunakan Substart dan Penambahan Aquades

Menyiapkan reaktor MFC, kemudian membuka penutup kompartemen anoda dan masukkan *slurry* batang pisang sebanyak 300 ml kedalam kompartemen anoda. Selanjutnya, masukkan 10 ml bakteri *L. Plantarum* untuk mendegradasi kandungan selulosa dalam *slurry* batang pisang. Menambahkan dalam kompartemen katoda aquades sebanyak 300 ml. Menyambungkan multimeter dengan menggunakan penjepit buaya dan kabel penghubung. Selanjutnya, mengukur kuat arus dan tegangan setiap 4 jam selama 32 jam kemudian memindahkan hasil pengukuran pada Tabel 3.1.

b. Pengaruh Penambahan Kalium Permanganate (KMnO_4) 0,2 M dengan Larutan Buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4)

Menyiapkan reaktor MFC, kemudian membuka penutup kompartemen anoda dan masukkan *slurry* batang pisang sebanyak 300 ml, 5 ml larutan buffer kalium fosfat pH 7 dan 10 ml bakteri *L. Plantarum* lalu menutup penutup kompartemen anoda. Menambahkan 300 ml KMnO_4 0,2 M dan 5 ml larutan buffer kalium fosfat pH 7 dalam kompartemen katoda. Kemudian menyambungkan multimeter dengan menggunakan penjepit buaya dan kabel penghubung. Selanjutnya, mengukur kuat arus dan tegangan setiap 4 jam selama 32 jam.


Tabel 3.1 : Hasil pengukuran arus dan tegangan tanpa penambahan larutan elektrolit dan buffer

Waktu T (jam)	Tegangan V (V)	Arus I (mA)	Kerapatan Daya PD (mW/m^2)
T_0	V_0	I_0	PD_0
T_1	V_1	I_1	PD_1
T_2	V_2	I_2	PD_2
T_3	V_3	I_3	PD_3
T_4	V_4	I_4	PD_4
T_5	V_5	I_5	PD_5
T_6	V_6	I_6	PD_6
T_7	V_7	I_7	PD_7
T_8	V_8	I_8	PD_8
T_9	V_9	I_9	PD_9

3.3.8 Perhitungan Nilai Kerapatan Daya (mW/m^2)

Data berupa kuat arus dan tegangan yang diperoleh dari hasil pengukuran akan dihitung menjadi nilai kerapatan daya (mW/m^2) dengan menggunakan persamaan (2.9).

3.4. Diagram Alir



Gambar 3.2. Diagram Alir

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengukuran arus dan tegangan dan analisis kerapatan daya dari substrat batang pisang menggunakan bakteri *Lactobacillus Plantarum* dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1: Tabel hasil pengukuran arus dan tegangan

Waktu (jam)	Arus I (mA)	Tegangan V (V)	Kerapatan Daya PD (mW/m ²)
0	0	0,0022	0
4	0,1	0,0034	0,23
8	0,1	0,0043	0,29
12	0,4	0,0419	11,48
16	0,6	0,0723	29,71
20	0,1	0,0081	0,55
24	0,1	0,0244	1,67
28	0,1	0,0226	1,55
32	0,2	0,0234	0,2

(Sumber : Data Primer, 2020)

4.2. Pembahasan

Microbial Fuel Cell atau disingkat MFC adalah sebuah sistem yang menjadikan aktivitas metabolisme dari mikroorganisme sebagai katalis untuk mengubah biomassa menjadi energi listrik. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran arus dan tegangan untuk mengetahui besar nilai kerapatan daya yang

diperoleh, semakin besar nilai arus dan tegangan maka semakin besar pula nilai kerapatan dayanya.

Microbial Fuel Cell terdiri dari kompartemen anoda dan katoda yang dibatasi oleh membran pertukaran proton (PEM) (Reddy, 2010). Pada kompartemen anoda merupakan tempat terjadinya proses metabolisme mikroba, sedangkan pada kompartemen katoda sebagai tempat mengalirnya elektron yang akan membantu dalam pembentukan air yang bersifat *clean energy*. Bakteri yang ditumbuhkan di kompartemen anoda adalah jenis bakteri asam laktat atau disingkat dengan BAL, yaitu *Lactobacillus Plantarum*. *Lactobacillus Plantarum* adalah jenis bakteri gram positif yang memiliki kemampuan untuk memecah substrat selulosa menjadi glukosa dengan bantuan enzim selulase yang dihasilkannya. Substrat yang digunakan pada penelitian ini yaitu batang pisang kepok yang mengandung selulosa berkisar 60% - 65%. Kandungan selulosa ini yang akan menjadi sumber nutrisi bagi *Lactobacillus Plantarum* pada proses metabolisme bakteri.

Preparasi komponen MFC terlebih dahulu dimulai dengan preparasi bakteri. Preparasi bakteri dimulai dengan meremajakan bakteri *Lactobacillus Plantarum* pada media *denMan Ragosa and Sharpe Agar* (MRS A). Selanjutnya, menginokulasikan bakteri pada media *denMan Ragosa and Sharpe Broth* (MRS B), media ini sebagai lingkungan awal bagi bakteri. Setelah itu, bakteri diinokulasikan pada kompartemen anoda dan didiamkan selama 24 jam. Pada kompartemen anoda bakteri akan melakukan proses degradasi substrat batang pisang kepok.

Proses degradasi substrat pada metabolisme bakteri akan menghasilkan elektron (e^-), proton (H^+), dan karbon dioksida (CO_2). Dalam proses metabolisme, senyawa NAD^+ yang terbentuk pada mitokondria akan menerima atau mendonorkan elektron sehingga terjadi reaksi redoks. Dari reaksi tersebut dua

atom hidrogen yaitu ion hidrida (H^-) dan proton (H^+) akan dilepaskan dari suatu reaktan (R). Akibat pelepasan ion hidrida terjadi reaksi reduksi NAD^+ menjadi NADH dan akibat pelepasan proton (H^+) maka terjadi reaksi oksidasi RH_2 (Kurniawati dan Sanjaya, 2013).


Elektron (e^-) yang melekat pada karbon grafit akan mengalir melalui kawat tembaga yang selanjutnya terbaca pada alat ukur, kemudian terus mengalir ke kompartemen katoda. Sementara itu, proton (H^+) akan berdifusi ke kompartemen katoda melalui jembatan garam kemudian berikatan dengan oksigen (O_2). Dari ikatan tersebut maka akan membentuk air (H_2O). Banyaknya jumlah elektron yang mengalir melalui kawat tembaga merupakan besar arus listrik sedangkan kecepatan elektron dalam aliran tersebut merupakan besar tegangan.

4.2.1 Nilai Arus dan Tegangan pada Substrat Batang Pisang dan Penambahan Aquades pada Kompartemen Katoda

Microbial Fuel Cell yang tersusun dari kompartemen anoda dan katoda ini dibatasi oleh jembatan garam atau penghubung antara kedua kompartemen. Pada tahap ini, kompartemen anoda berisikan substrat batang pisang kepok sebagai lingkungan hidup bakteri dan bakteri *Lactobacillus Plantarum*. Sedangkan, pada kompartemen katoda berisikan aquades sebagai larutan yang bersifat netral. Selanjutnya melengkapi komponen MFC dan kemudian melakukan pengukuran arus dan tegangan selama 32 jam setiap interval 4 jam. Hasil pengukuran arus yang dihasilkan dari pengukuran dapat dilihat pada gambar 4.1.

Pengukuran arus dimulai pada pukul 01.00 WITA yang sebelumnya bakteri didiamkan selama 24 jam di dalam substrat batang pisang dengan tujuan agar bakteri mampu beradaptasi dengan lingkungan. Pengukuran pada jam ke-0 dimulai pukul 01.50 WITA dan diperoleh nilai arus 0. Nilai 0 yang diperoleh dalam pengukuran pertama menunjukkan bahwa bakteri berada dalam fase

adaptasi. Fase dimana bakteri masih beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai tumbuh secara perlahan, selanjutnya pada jam ke-4 dilakukan pada pukul 05.50 WITA dan diperoleh nilai arus sebesar 0,1 mA. Pada hasil pengukuran tersebut diperoleh kenaikan nilai arus, hal ini menunjukkan bakteri masih berada pada fase adaptasi.




Gambar 4.1. Nilai arus pada substrat batang pisang dengan menggunakan *Lactobacillus Plantarum*

Hasil maksimum nilai arus diperoleh pada pengukuran dijam ke-16 dilakukan pada pukul 17.50 WITA dengan besar nilai arus listrik 0,6 mA adalah waktu bakteri pada fase eksponensial. Pada fase ini, bakteri mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan menghasilkan nilai arus yang tinggi. Fase ini berlangsung dari jam ke-8 hingga ke-16. Dari jam ke-20 sampai jam ke-30 terjadi penurunan kurva, menunjukkan bahwa bakteri berada pada fase kematian. Di fase kematian jumlah bakteri yang melakukan metabolisme semakin berkurang, diakibatkan terjadinya kompetisi untuk memperoleh nutrisi yang semakin ketat sehingga nilai arus yang diperoleh semakin menurun. Namun, pada pengukuran di jam-32 terjadi kenaikan arus, kemungkinan hal itu terjadi akibat perubahan pH, sehingga pertumbuhan bakteri kurang stabil. Perubahan pH dalam hal ini dapat

saja terjadi, karena di dalam kompartemen tersebut tidak terdapat larutan buffer yang dapat menjaga kestabilan pH.

Heriyono (2019) melakukan penelitian yang menggunakan substrat eceng gondok dan menghasilkan nilai arus maksimum pada jam ke-24 sebesar 0,11 mA. Hasil yang diperoleh Heriyono lebih tinggi dari yang diperoleh dalam penelitian ini. Hal ini kemungkinan karena perbedaan besar kandungan selulosa di kedua substrat. Substrat yang digunakan oleh Heriyono (2019), mengandung selulosa 64,51% sedangkan dalam penelitian ini substrat yang digunakan mengandung selulosa berkisar 60%-65%. Namun, hasil yang diperoleh pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Utami, dkk (2018) yang memperoleh nilai arus maksimum sebesar 0,032 mA. Pada penelitian tersebut menggunakan substrat kulit pisang yang mengandung karbohidrat. Hal tersebut menunjukkan bahwa batang pisang dapat diaplikasikan sebagai substrat dalam teknologi MFC.



Gambar 4.2. Nilai tegangan pada substrat batang pisang dengan menggunakan *Lactobacillus Plantarum*

Pada pengukuran tegangan hasil yang diperoleh ditunjukkan pada Gambar 4.2. Pengukuran tegangan pada jam ke-0 juga dimulai pada pukul 01.50 WITA dan diperoleh nilai pengukuran tegangan sebesar 0,0022 V. Selanjutnya pada jam

ke-4 dilakukan pukul 05.50 WITA dan diperoleh nilai tegangan sebesar 0,0034 V. Pada kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa bakteri berada pada fase adaptasi.

Hasil maksimum nilai tegangan sebesar 0,0723 V diperoleh pada pengukuran di jam ke-16 yang dilakukan pada pukul 17.50 WITA. Selanjutnya pada jam ke-20 terjadi penurunan pada kurva, hal ini menunjukkan bahwa bakteri berada pada fase kematian. Namun, dalam jam berikutnya terjadi kenaikan nilai tegangan, hal tersebut kemungkinan terjadi diakibatkan karena terbentuknya biofilm pada elektroda grafit yang dapat mempengaruhi proses mengalirnya elektron.

Nilai tegangan maksimum yang dihasilkan penelitian ini lebih rendah dibandingkan hasil yang diperoleh Fitriani (2017) yang menggunakan substrat maltosa dengan perolehan tegangan maksimum sebesar 0,57 V. Hal tersebut disebabkan karena kandungan maltosa pada substrat yang digunakan lebih mudah dicerna bakteri. Namun, hasil penelitian ini lebih tinggi daripada Ismawati, dkk (2015) yang menggunakan substrat *whey* tahu yang memperoleh nilai tegangan maksimum sebesar 33,3 mV. Hal tersebut menunjukkan bahwa komponen yang digunakan pada penelitian ini dapat diaplikasikan dalam teknologi MFC.

4.2.2 Penambahan Larutan Kalium Permanganat (KMnO_4) dan Larutan Kalium Fosfat (K_2PO_4)

Microbial Fuel Cell yang tersusun dari kompartemen anoda dan katoda ini dibatasi oleh jembatan garam atau penghubung antara kedua kompartemen. Pada tahapan ini, larutan buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4) akan ditambahkan ke dalam kompartemen katoda dan kompartemen anoda. Sehingga kompartemen anoda berisikan Kalium Fosfat (K_2PO_4), substrat batang pisang kepok dan bakteri *Lactobacillus Plantarum*. Sementara itu, larutan elektrolit Kalium Permanganat (KMnO_4) ditambahkan pada kompartemen katoda. Dengan demikian, dalam

kompartemen katoda berisi larutan buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4) dan larutan elektrolit Kalium Permanganat ($KMnO_4$). Semua komponen seperti jembatan garam, elektroda, dan kawat tembaga di rangkai dan dibentuk dalam reaktor MFC. Reaktor kemudian dihubungkan dengan multimeter digital untuk pengukuran arus dan tegangan.

Pada saat melakukan pengukuran arus, terjadi insiden pada reaktor MFC tersebut yaitu terjadi kebocoran pada bagian ujung komponen jembatan garam yang terhubung dengan kompartemen anoda. Penyebab kebocoran adalah terdapatnya gelembung pada saat perekatan jembatan garam dengan kedua kompartemen, sehingga substrat pada kompartemen anoda dapat keluar melalui gelembung tersebut. Kerusakan pada salah satu komponen mempengaruhi komponen lain, seperti persiapan inokulum bakteri yang membutuhkan waktu yang tidak menentu dan pengukuran arus dan tegangan yang membutuhkan waktu selama 3×24 jam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan komponen dengan waktu yang tidak menentu untuk menyelesaikannya.

Penelitian dilakukan pada akhir bulan Maret 2020, yang bertepatan dengan pandemi Covid-19 sehingga laboratorium yang digunakan untuk memperbaharui komponen terpaksa ditutup dengan batas waktu yang tidak ditentukan dan peneliti tidak mendapatkan laboratorium lain yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga penelitian pada tahap ini tidak dapat dilanjutkan. Oleh karena itu, peneliti melakukan tinjauan teoretis pada beberapa hasil penelitian terdahulu.

Beberapa penelitian telah menggunakan kedua larutan tersebut dalam teknologi MFC. Pada tahun 2018, peneliti Utami Lisa dkk telah melakukan penelitian teknologi MFC menggunakan limbah kulit pepaya sebagai substrat dan $KMnO_4$ sebagai katolit pada kompartemen katoda. Pada penelitian tersebut diperoleh besar nilai arus maksimum 1,79 mA. Pada tahun yang sama, Utami Lisa

dkk kembali melakukan penelitian dengan substrat yang berbeda yaitu limbah kulit pisang dan menggunakan KMnO_4 sebagai katolit yang menghasilkan arus maksimum sebesar 0,032 mA. Muftiana (2018), melakukan penelitian dengan menggunakan dua jenis larutan elektrolit yaitu Kalium Permanganat (KMnO_4) dan Kalium Ferisianida ($\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$). Masing-masing larutan yang digunakan dibedakan jenis konsentrasinya dimulai dari 0,01 M; 0,1 M; 0,15 M; 0,2 M; dan 0,25 M. Dari hasil penelitian yang dilakukan, Muftiana menyimpulkan bahwa menggunakan larutan elektrolit KMnO_4 0,2 M menghasilkan nilai tegangan maksimum sebesar 99,2 mV dibandingkan dengan larutan Kalium Ferisianida ($\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$) yang menghasilkan tegangan maksimum 48,6 mV. Hal tersebut menunjukkan bahwa KMnO_4 dapat diaplikasikan pada Teknolgi MFC karena mampu meningkatkan nilai arus dan tegangan yang diperoleh.

Selain penggunaan larutan elektrolit, penggunaan larutan buffer juga telah dilakukan beberapa peneliti salah satunya yang dilakukan Sari Desvita, dkk pada tahun 2016. Pada penelitiannya, Sari menggunakan bakteri *Lactobacillus Bulgaricus* dengan penambahan dua jenis larutan buffer yaitu buffer Kalium Fosfat dan Natrium Fosfat. Sari menerangkan bahwa penambahan buffer pada kompartemen anoda dapat mengurangi penurunan pH juga dapat membantu dalam metabolisme bakteri karena buffer mengandung unsur logam nutrisi yang dibutuhkan bakteri dalam menghasilkan energi. Sedangkan, penambahan buffer pada kompartemen katoda dapat menstabilkan pH agar tidak terjadi kenaikan pH karena kenaikan pH dapat menghambat proses transfer proton dari kompartemen anoda ke kompartemen katoda.

Pada akhir penelitiannya, Sari menyatakan bahwa buffer Kalium Fosfat menghasilkan tegangan lebih tinggi daripada buffer Natrium Fosfat. Hal tersebut disebabkan, perbedaan dari kedua daya hantar masing-masing buffer. Kalium

Fosfat menghantarkan ion K^+ dan Natrium Fosfat menghantarkan ion Na^+ . Bakteri yang digunakan merupakan jenis bakteri gram positif sehingga ion K^+ berperan penting karena ion K^+ merupakan ion utama yang dibutuhkan bakteri gram positif. ion K^+ dapat membantu meningkatkan metabolisme bakteri sehingga bakteri yang berkembang akan semakin banyak. Semakin banyak bakteri berkembang maka semakin tinggi nilai arus dan tegangan yang diperoleh.

Pada tahun 2019, Heriyono Heri melakukan penelitian mengenai teknologi MFC dengan menggunakan substrat eceng gondok dengan menumbuhkan bakteri *Pseudomonas SP*. Pada penelitian tersebut, Heriyono melakukan perbandingan nilai kerapatan daya dari substrat terhadap penambahan aquades, larutan elektrolit dan larutan buffer pada kompartemen. Larutan elektrolit yang digunakan yaitu Kalium Permanganat ($KMnO_4$) dan Kalium Ferisianida ($K_3[Fe(CN)_6]$). Sedangkan, larutan buffer yang digunakan yaitu buffer Kalium Fosfat dan Natrium Fosfat. Pada kesimpulannya, Heriyono menyatakan bahwa hasil kerapatan daya maksimum diperoleh pada penambahan larutan elektrolit Kalium Permanganat ($KMnO_4$) pada kompartemen katoda dan penambahan larutan buffer Kalium Fosfat pada kedua kompartemen.

Berdasarkan dari hasil riset terdahulu yang meninjau pengaruh larutan elektrolit Kalium Permanganat ($KMnO_4$) dan larutan buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4) memperoleh hasil kerapatan daya yang maskimal. Sedangkan, pada penelitian yang meninjau pengaruh larutan elektrolit Kalium Permanganat ($KMnO_4$) dan larutan buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4) memperoleh hasil yang kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena terjadinya insiden kebocoran pada reaktor dan perlunya pembaharuan komponen-komponen lain seperti persiapan inokulum bakteri yang membutuhkan waktu yang tidak menentu untuk

menyelesaikannya dan pemberhentian penggunaan laboratorium akibat pandemi wabah Covid-19.

4.2.3 Nilai Kerapatan Daya (PD)

Kerapatan daya disimbolkan dengan PD merupakan besar daya (P) per satuan luas elektroda (A). Besar daya dihasilkan dari perkalian antara besar nilai arus (mA) dengan nilai tegangan (V). Sedangkan, luas elektroda yang digunakan adalah $1,46 \times 10^{-3} m^2$. Sehingga, kerapatan daya diperoleh dari hasil perkalian nilai arus (mA) dengan nilai tegangan per luas elektroda yang digunakan (A). Kerapatan daya memiliki satuan W/m^2 atau mW/m^2 (Logan *et al* , 2006).

Pada penelitian ini, kerapatan daya minimum yang diperoleh $0 mW/m^2$ dan kerapatan daya maksimum sebesar $29,71 mW/m^2$. Jika dibandingkan dengan hasil Ren *et al* (2007), yang menghasilkan nilai kerapatan daya maksimum sebesar $59,2 mW/m^2$ dari MN301 selulosa tidak larut dan dari hasil penelitian Utami, dkk (2018) yang memperoleh nilai kerapatan daya maksimum sebesar $121,70 mW/m^2$. Maka, hasil dalam penelitian ini jauh lebih rendah, kemungkinan karena substrat yang digunakan dalam setiap penelitian berbeda. Dalam penelitian Utami, dkk (2018), dengan substrat limbah kulit pepaya. Kulit pepaya mengandung glukosid, saponin, sakrosa dan dektrosa. Namun, jika dibandingkan dengan hasil Heriyono (2019), yang memperoleh kerapatan daya maksimum $20,34 mW/m^2$, hasil penelitian ini sedikit lebih tinggi. Jika ditinjau dari komponen yang digunakan, perbedaan dari kedua penelitian ini dapat dilihat pada penggunaan bakteri yang ditumbuhkan. Pada proses degradasi substrat, sebagian hasil energi yang diperoleh digunakan untuk pembentukan biofilm. Biofilm yang terbentuk akan menempel di batang elektroda, sehingga dapat menghambat proses transfer elektron (Utami, dkk, 2018).


Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah batang pisang yang mengandung selulosa dapat diaplikasikan dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC). Hasil penelitian yang diperoleh tidak cukup tinggi, namun hal tersebut dapat menjadi referensi baru mengenai Teknologi *Microbial Fuel Cell*. Beberapa hal yang dapat dipelajari lebih lanjut untuk meningkatkan potensi teknologi *Microbial Fuel Cell*, seperti penggunaan substrat, bakteri dan proses metabolisme, serta penambahan larutan elektrolit maupun larutan buffer.

4.2.4 Nilai *Optical Density* (OD)

Kurva pertumbuhan atau pola pertumbuhan bakteri sangat dibutuhkan untuk mengetahui terjadinya proses degradasi substrat atau biomassa yang digunakan. Menurut Fifendy (2017), pola pertumbuhan bakteri terdiri dari empat fase, dengan fase pertama adalah fase adaptasi, fase di mana bakteri beradaptasi dengan lingkungannya dan mulai bertambah sedikit demi sedikit. Fase kedua adalah fase eksponensial, fase dimana reproduksi bakteri terjadi lebih cepat, sehingga bakteri tumbuh semakin bertambah. Fase ketiga adalah fase tetap, fase di mana ada keseimbangan antara jumlah bakteri yang berkembangbiak dan bakteri yang mengalami kematian, sehingga fase ini tampak konstan dalam kurva pertumbuhan. Serta terakhir fase kematian adalah fase di mana ada ketidakseimbangan antara jumlah bakteri yang berkembangbiak dan bakteri yang mati. Bakteri yang mati lebih mendominasi daripada bakteri yang berkembangbiak.

Pada penelitian ini digunakan media *MRS Broth* sebagai media pertumbuhan awal *Lactobacillus Plantarum* kemudian dimasukkan kedalam *shaker incubator* selama 32 jam dan disetiap 4 jam uji *Optical Density* (OD) dilakukan dengan Spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 600 nm.

Pengukuran OD dilakukan mulai pukul 20.30 WITA, hasil pengukuran dapat dilihat pada gambar 4.3. Gambar menunjukkan pola pertumbuhan bakteri *Lactobacillus Plantarum* selama 32 jam inkubasi. Dalam pola pertumbuhannya, *Lactobacillus Plantarum* hanya menunjukkan dua fase pertumbuhan, yaitu fase eksponensial dan fase tetap. Ini terjadi pada awal masa inkubasi hingga akhir masa inkubasi.



Gambar 4.3. Kurva pertumbuhan bakteri *Lactobacillus Plantarum*

Pertumbuhan optimal terjadi pada jam ke-0 dengan nilai OD 1,06 pada jam ke-0 berada fase eksponensial hingga jam ke-8 dan dalam jam ke-8 hingga jam ke-32 dalam fase tetap. Hasilnya sangat berbeda dengan penelitian Suwayvia (2017), yang menunjukkan bahwa fase eksponensial berlangsung sekitar 9 jam, dari jam ke-3 hingga ke-12 dan dari fase tetap, yang terlihat pada jam ke -12 hingga ke-24. Berbeda dengan penelitian Rosidah (2018), yang menunjukkan fase eksponensial dari jam ke-0 hingga ke-26 dan fase tetap antara jam ke-26 hingga ke-34.

Pada hasil penelitian ini fase *lag* dan fase kematian tidak terlihat, hal tersebut kemungkinan terjadi akibat beberapa faktor yang mempengaruhi prosedur penelitian. Tinjauan peneliti, mengenai faktor yang mempengaruhi tidak

terlihatnya fase *lag* kemungkinan terjadi akibat konsentrasi media yang digunakan. Konsentrasi media yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan nilai OD tidak stabil. Spektrofotometer UV-Vis akan mengalami kesulitan dalam membaca hasil OD, karena konsentrasi media yang tinggi akan mengakibatkan media semakin keruh. Keruhnya media akan membuat nilai OD semakin melonjak naik. Rosidah (2018), menerangkan bahwa tingginya nilai OD dapat menyebabkan penyimpangan data. Jika nilai OD ≥ 1 maka perlu dilakukan pengenceran media, hal tersebut bertujuan untuk menghindari penyimpangan data akibat media yang terlalu pekat.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa hal dapat mempengaruhi hasil pengukuran seperti jenis bakteri yang digunakan, suhu, pH, konsentrasi media, dan waktu inkubasi. Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori yang ada, tetapi mungkin dapat menjadi referensi baru mengenai pola pertumbuhan bakteri *Lactobacillus Plantarum*. Dengan demikian, hal yang serupa kemungkinan tidak terjadi lagi pada penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Hasil pengukuran dari penggunaan substrat batang pisang dengan penambahan aquades pada kompartemen katoda dalam Teknologi MFC menghasilkan nilai kerapatan daya (PD) minimum sebesar 0 mW/m^2 dan nilai kerapatan daya (PD) maksimum sebesar $29,71 \text{ mW/m}^2$. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan, kandungan selulosa pada batang pisang kepok dapat diaplikasikan pada teknologi MFC.
- b. Penambahan larutan elektrolit Kalium Permanganat (KMnO_4) dan larutan buffer Kalium Fosfat (K_2PO_4) hasil yang diperoleh belum maksimal, karena kondisi yang tidak memungkinkan yang diakibatkan terjadinya insiden kebocoran pada reaktor MFC. Tetapi, dari tinjauan teoritis menunjukkan bahwa penambahan larutan Kalium Permanganat (KMnO_4) pada kompartemen katoda dan larutan Kalium Fosfat (K_2PO_4) pada kedua kompartemen dapat meningkatkan nilai kerapatan daya dalam teknologi MFC.

5.2 Saran

Saran pada penelitian ini adalah perlunya penambahan larutan elektrolit Kalium Permanganat (KMnO_4) pada kompartemen katoda dan larutan Kalium Fosfat (K_2PO_4) pada kedua kompartemen untuk dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al-Karim.

Ainun, Mufid dan Linda Suyati. "Bioelectricity of Various Carbon Source on Series Circuit from Microbial Fuel Cell System using Lactobacillus Plantarum". *Jurnal kimia sains dan aplikasi* 21, no. 2 (2018): h. 70-74.

Al-Qur'an dan Tafsir. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muslim.dev.alquranperkata&hl=id> (di akses pada 07 November 2020).

Anonim, _ (Diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019)

Anonim, https://wani_besak.wordpress.com/category/kimia/. (Diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019)

Anonim, https://wani_besak.wordpress.com/tag/spektrofotometer-uv-vis/. (Diakses pada hari senin, 28 Oktober 2019)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). *OUTLOOK ENERGI INDONESIA 2018 INDONESIA ENERGY OUTLOOK 2018 Energi Berkelanjutan untuk Transportasi Darat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2018.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Statistik Tanaman Buah-buahan dan Sayuran Tahunan statistic of Annual Fruit and Vegetable Plants Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.

Diartika, Eka ImbiaAgus. "Microbial Fuel Cells (MFC) Berbasis Pelepah Batang Pisang Sebagai Solusi untuk Memperbaiki Ketahanan Energi Listrik di Indonesia". *Innovation and Idea for Brighter Future from Overseas to Indonesia, PPI UTM (Persatuan Pelajar Indonesia Malaysia)* (2018): h. 19 – 27.

Ekwati, Evy Ratnasari., Ni'matu zahroh.,Tini Surtiningsih., Agus Supriyanto. "Eksplorasi dan Identifikasi Bakteri Selulotik pada Limbah Daduk Tebu (*Saccharum Officinarum L*)". 18. (2012): h. 31-34.

Fathia, Azka. "Sintesis Dan Karakterisasi Grapheme Oxide Terkombinasi Nanopartikel Perak Dalam Fase Cair". *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 2018.

Fifendy, Mades. *Mikrobiologi*.Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Fitriani, Farida Zulfah., Linda Suyati., W.H Rahmanto. "Pengaruh Konsentrasi Substrat Maltosa terhadap Potensial Listrik Baterai Lactobacillus bulgaricus (MFC)". *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi* 20, no. 2 (2017): h. 74 – 78.

Heriyono, Heri. "Potensi Energi Listrik Dari Eceng Gondok (*Eichhornia Crassipes*) Berbasis Teknologi Microbial Fuel Cell (MFC)".*Skripsi*.

Makassar: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

- Ismawati, Nur., Agustina L.N Aminin., Linda Suyati. "Whey Tahu sebagai Penghasil Bioelektrisitas pada Sistem Microbial Fuel Cell Lactobacillus Plantarum". *Jurnal sains dan matematika* 23, no. 2 (2015): h. 43-49.
- Kristin, Ester. "Produksi Energi Listrik Melalui Microbial Fuel Cell Menggunakan Limbah Industry Tempe". *Skripsi*. Depok: Program Studi Teknologi Bioproses Universitas Indonesia, 2012.
- Kurniawati, Laili dan I gusti made sanjaya. "Pengaruh Jenis Bakteri Selulotik Terhadap Efisiensi Sel Bakar Mikroba". *UNESA Journal of Chemistry* 2, no. 2 (2013): h. 17-22.
- Logan, Bruce E *et al.* "Microbial Fuel Cells: Methodology and Technology". *Environmental Science & Technology* 40, no. 17 (2006): h. 5181 - 5192
- Muftiana, Ilmi., Linda Suyati., DidikSetiyoWidodo. "The Effect of KMnO_4 and $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ Concentrations on Electrical Production in Fuel Cell Microbial System with Lactobacillus bulgaricus Bacteria in a Tofu Whey Substart". *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi* 21, no.1 (2018): h. 49-53.
- Nasution, Andri., Abdul Wahab., Dimas Nuari. "Analisis Pengaruh Benang Wol dan Limbah Batang Pisang dalam Rancangan Produk Komposit Peredam Bunyi Ruang Akustik". *Jurnal Sistem Teknik Industri* 20, no. 2 (2018): h.53 – 62.
- Naufal, A. Dzaki. "Pembuatan Bioetanol Secara Fermentasi dari Selulosa yang di Isolasi dari Batang Pisang Kepok (*Musa Paradisiaca L.*) Menggunakan Ragi Roti (*Saccharomyces Cerevisiae*)". *Skripsi*. Repositori Institusi USU, 2019.
- Niessen, Juliane., Uwe Schroder., Fritz Scholz. "Exploiting Complex Carbohydrates for Microbial Electricity Generation – a Bacterial Fuel Cell Operating on Starch". (2004): h. 955 – 958.
- Novirisandi, Rochma. Kajian Viabilitas dan Pola Pertumbuhan Lactobacillus Plantarum pada Variasi Konsentrasi Molase dan Waktu Inkubasi. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Airlangga, 2012.
- Pant, Deepak., Gilbert Van Bogaert., Ludo Diels., Karolin Vanbroekhoven. "A Review of The Substrates Used in Microbial Fuel Cells (MFCs) for Sustainable Energy Production". *Article in Press Bioresource Technology Review* (2009): h. 1 – 11.
- Parkash, Anand. "Microbial Fuel Cells: A Source of Bioenergy". *Journal of Microbial & Biochemical Technology* 8, no. 3 (2016): h. 247 – 255.
- Putri, Syarafina. "Karakterisasi Enzim Selulase yang Dihasilkan oleh Lactobacillus Plantarum pada Variasi Suhu, pH dan Konsentrasi

- Substrat". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Reddy, L. Veeranjanya., S. Pradeep Kumar., Young-Jung Wee. "Microbial Fuel Cells (MFCs) – a Novel Source of Energy for New Millenium". *Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology A. Mendez-Vilas (Ed)* (2010):h. 956–964.
- Ren, Z., L. M. Steinberg., J. M. Regan. "Electricity production and microbial biofilm characterization in cellulose-fed microbial fuel cells". *Water Science & Technology – WST* (2008): h. 617 – 622.
- Rezaei, Farzaneh., Tom L. Richard., Bruce E. Logan. "Enzymatic Hydrolysis of Cellulose Coupled With Electricity Generation in a Microbial Fuel Cell". *Biotechnology and Bioengineering* 101, no. 6 (2008):h. 1163 – 1169.
- Rosidah, Ria. "Pengaruh pH Media dan Konsentrasi Yeast Ekstrak Terhadap Aktivitas Antibakteri Bakteriosin yang Dihasilkan Oleh *Lactobacillus Plantarum*". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Sari, Dessy Rosita. "Studi Pemanfaatan Lumpur Sebagai Sumber Alternatif Energi Dengan Menggunakan Microbial Fuel Cells (Mfcs)". *Skripsi*. Surabaya: FTI Institusi Teknologi Sepuluh Nopember, 2017.
- Sari, Desvita., Linda Suyati., Didik Setiyo Widodo. "Pengaruh Buffer Kalium Fosfat dan Natrium Fosfat terhadap Produksi Listrik dalam Sistem Microbial Fuel Cell (MFC) dengan *Lactobacillus bulgaricus* pada Whey Tahu". *Jurnal Kimia Sains dan Aplikasi* 19, no. 3 (2016): h. 107 – 110.
- Saropah, dyah ayu., Akyunul jannah., Anikmaunatin. "Kinetika Reaksi Enzimatis Ekstrak Kasar Enzim Selulase Bakteri Selulolitik Hasil Isolasi Dari Bekatul". *ALCHEMY* 2, no. 1 (2012): h. 34-45.
- Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, vol. 4. Jakarta: LenteraHati, 2009.
- Suwayvia, Nadya. "Produksi Bakteriosin Asal *Lactobacillus Plantarum* FNCC 0020 Sebagai Anti mikroba dan Stabilitasnya Pada Variasi Suhu Pemanasan, Suhu Penyimpanan dan pH". *Skripsi*. Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Tafsir Ibnu Katsir. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pro.tafsir.quran&hl=id> (di akses pada 07 November 2020)
- Trinanda, Muh Ade. "Studi Aktivitas Bakteri Asam Laktat (*L. Plantarum* Dan *L. Fermentum*) terhadap Kadar Protein Melalui Penambahan Tepung Kedelai Pada Bubur Instan Terfermentasi. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Tuo, Muharni. "Kandungan Hemiselulosa, Selulosa dan Lignin Silase Pakan Lengkap Berbahan Utama Batang Pisang (*Musa Paradisiacal*) dengan

Lama Inkubasi yang Berbeda”.*Skripsi*. Makassar: Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, . 2016.

Utami, Lisa.,Lazulva., YuniFatisa. “Produksi Energi Listrik dari Limbah Kulit Pisang (*Musa Paradisiaca* L.) Menggunakan Teknologi Microbial Fuel Cells Dengan Permanganat Sebagai Katolit”.*Al-Kimiya* 5, no. 2 (2018): h. 62 – 67.

Utami, Lisa., Lazulva., Elvi Yanti. “Produksi Energi Listrik dari Limbah Kulit Pepaya (*Carica Papaya*) Menggunakan Teknologi Microbial Fuel Cells”.*Al-Kimia* 6, no. 1 (2018): h. 52-62.



BIOGRAFI

Nama lengkap RESTU WIDIANA teman-teman biasa memanggilnya “Restu” tetapi dilingkup keluarga dipanggil “Mba’ nana atau Diana”. Lahir di Makkombong Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 08 Agustus 1999 Sekarang dia berumur 19 Tahun. Alhamdulillah penulis dilahirkan dari keluarga yang beragama islam, yang berasal dari pasangan suami istri dengan nama ayah Bunondo dan ibu ST. Aminah. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara, yaitu Reskiawan, Restu Widiana dan Rian Rifansyah. Riwayat Pendidikannya penulis dimulai dari Pendidikan sekolah dasar di SDN 009 Indu Makkombong, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 04 Wonomulyo dan tahun 2013 ia melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMK Negeri Tapango dengan memilih jurusan Agribisnis Pembibitan dan Kultur Jaringan. Lalu penulis menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi masuk sebagai angkatan 2016. Alhamdulillah Allah SWT memudahkan jalan penulis dalam menempuh Pendidikan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Pemanfaatan Batang Pisang Sebagai Substrat dalam Teknologi *Microbial Fuel Cell* (MFC) Menggunakan *Lactobacillus Plantarum*”**. Dalam menempuh pendidikan di kampus peradaban ini, penulis bermukim di Perumahan Dosen yang terletak di belakang kampus II UIN Alauddin Makassar. *“Laa yukallifullaahu nafsan illaawus’aha”* salah satu penggalan ayat yang menjadi motivasi hidup penulis. Penulis percaya bahwa di setiap ujian/kesulitan yang Allah SWT berikan, tidak akan pernah membebani hamba-Nya karena yang diberikan oleh-Nya sesuai dengan kadar diri masing-masing sebagaimana makna dari ayat tersebut.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




LAMPIRAN I
PENGERJAAN
TEKNOLOGI MICROBIAL
FUEL CELL (MFC)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN I. Pengerjaan Teknologi MFC


1. Pembuatan Substrat Batang Pisang




2. Preparasi Mikroorganisme *Lactobacillus Plantarum*




3. Preparasi Elektroda Grafit




4. Preparasi Reaktor MFC



5. Preparasi *Salt Bridge* (Jembatan Garam)

6. Preparasi Larutan Elektrolit



7. Pengukuran *Optical Density*Isolat *L Plantarum*

- Membuat media inokulum dengan menimbang 7,8375 gr MRS *broth*, kemudian larutkan kedalam aquades sebanyak 150 ml lalu homogenkan
- Sterilisasi media kedalam *autoklav* selama 15 menit dengan temperatur 121 °C.
- Menginkubasi media inokulum pada *shaker incubator* dengan kecepatan 120 rpm pada temperatur 37 °C selama ± 24 jam.
- Membuat blanko dengan menimbang 2,6125 gr MRS *broth*, kemudian larutkan kedalam aquades sebanyak 50 ml lalu homogenkan.
- Sterilisasi media kedalam *autoklav* kemudian memipet masing-masing 1 ml media inokulum dan blanko lalu masukkan kedalam kuvet.
- Mengukur nilai OD dengan memasukkan kuvet kedalam spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 600 nm
- Lakukan hal tersebut setiap interval waktu 4 jam selama 32 jam.

Hasil

8. Eksperimen MFC

a. Tanpa menggunakan larutan elektrolit dan buffer

Batang Pisang

- Menyiapkan reaktor MFC, kemudian masukkan *slurry* batang pisang sebanyak 300 ml kedalam kompartemen anoda dan masukkan 10 ml bakteri *L. plantarum*.
- Menambahkan aquades sebanyak 300 ml kedalam kompartemen katoda
- Menyambungkan dengan multimeter untuk mengukur kuat arus dan tegangan.
- Lakukan hal tersebut setiap interval waktu 4 jam selama 32 jam.

Hasil

b. Penambahan elektrolit dan buffer

Batang Pisang

- Menyiapkan reaktor MFC, kemudian masukkan *slurry* batang pisang sebanyak 300 ml, 5 ml larutan buffer kalium fosfat pH 7 dan 10 ml bakteri *L. plantarum*.
- Menambahkan 300 ml KMnO_4 0,2 M dan 5 ml larutan buffer kalium fosfat pH 7 dalam kompartemen katoda.
- Menyambungkan dengan multimeter untuk mengukur kuat arus dan tegangan.
- Lakukan hal tersebut setiap interval waktu 4 jam selama 32 jam.

Hasil

9. Perhitungan Kerapatan Daya

Kerapatan Daya

Mengukur nilai kuat arus, tegangan dan waktu yang digunakan
Nilai kuat arus dan tegangan yang diperoleh dari hasil pengukuran akan dihitung menjadi nilai kerapatan daya atau *power density* (V/m^2)

Hasil



LAMPIRAN II
PEMBUATAN LARUTAN
DAN MEDIA KULTUR
BAKTERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**LAMPIRAN II. PEMBUATAN LARUTAN DAN MEDIA
KULTUR BAKTERI**

a. Pembuatan NaOH 1 M

Diketahui :

$$V = 100 \text{ ml} \Rightarrow 0,1 \text{ L}$$

$$n = 1 \text{ mol/L}$$

$$M_r = 40 \text{ gr/mol}$$

Ditanyakan, Bobot yang dibutuhkan =... gr

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Bobot} &= n \times M_r \times V \\ &= 1 \text{ mol/L} \times 40 \text{ gr/mol} \times 0,1 \text{ L} \\ &= 4 \text{ gr} \end{aligned}$$

4 gr NaOH dilarutkan dengan aquades dan dihipitkan (tambahkan aquades) pada labu takar 100 ml. Pembuatan NaOH dilakukan 3 kali hingga mencapai 300 ml.

b. Pembuatan HCl 1 M

Diketahui :

$$V = 100 \text{ ml} \qquad \text{Kadar HCl} = 37 \%$$

$$M_2 = 1 \text{ mol/L} \qquad \rho = 1,19 \text{ kg/dm}^3$$

$$M_r = 36,5 \text{ gr/mol}$$

Jawab,

$$M = \frac{\rho \times \% \times 1000}{M_r} = \frac{1,19 \times \frac{37}{100} \times 1000}{36,5} = 12,06 \text{ mol/L}$$

Sehingga,

$$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$$

$$V_1 \times 12,06 = 100 \times 1$$

$$V_1 = 8,292 \text{ ml}$$

8,292 ml dilarutkan dengan aquades dan dihindungkan (tambahkan aquades) pada labu takar 100 ml. Pembuatan HCl dilakukan 3 kali hingga mencapai 300 ml.

c. Pembuatan Larutan Elektrolit KMnO_4 2 M

Diketahui :

$$V = 100 \text{ ml} \Rightarrow 0,1 \text{ L}$$

$$n = 0,2 \text{ mol/L (2 M)}$$

$$Mr = 158 \text{ gr/mol}$$

Ditanyakan, Bobot yang dibutuhkan =... gr

Penyelesaian :

$$\begin{aligned} \text{Bobot} &= n \times Mr \times V \\ &= 0,2 \text{ mol/L} \times 158 \text{ gr/mol} \times 0,1 \text{ L} \\ &= 3,16 \text{ gr} \end{aligned}$$

3,16 gr KMnO_4 dilarutkan dengan aquades dan dihindungkan (ditambahkan aquades) pada labu takar 100 ml. Pembuatan KMnO_4 dilakukan 3 kali hingga mencapai 300 ml.

d. Pembuatan Media Kultur Bakteri (MRS Agar)

Diketahui :

$$\text{Takaran Pada Botol} = 68,2 \text{ gr/L}$$

$$V \text{ Media} = 30 \text{ ml}$$

Ditanyakan, Bobot yang dibutuhkan =... ?

Penyelesaian :

$$\text{Bobot} = \text{Takaran Pada Botol} \times V \text{ Media}$$

$$= \frac{68,2 \text{ gr}}{1000 \text{ ml}} \times 30 \text{ ml}$$

$$= 2,046 \text{ gr}$$

Menimbang media MRS Agar sebanyak 2,046 gr dan larutkan kedalam aquades 30 ml.

e. Pembuatan Media Inokulum (MRS Broth)

Diketahui :

$$\text{Takaran Pada Botol} = 52,25 \text{ gr/L}$$

$$V \text{ Media} = 150 \text{ ml}$$

Ditanyakan, Bobot yang dibutuhkan =... ?

Penyelesaian :

$$\text{Bobot} = \text{Takaran Pada Botol} \times V \text{ Media}$$

$$= \frac{52,25 \text{ gr}}{1000 \text{ ml}} \times 50 \text{ ml}$$

$$= 7,8375 \text{ gr}$$

Menimbang media MRS Broth sebanyak 7,8375 gr dan larutkan kedalam aquades 150 ml.



LAMPIRAN III
PERHITUNGAN
KERAPATAN DAYA
(*POWER DENSITY*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**LAMPIRAN III. PERHITUNGAN KERAPATAN DAYA
(POWER DENSITY)**

a. Pengukuran PD Data 1

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0022 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$\text{PD} = \frac{I(\text{mA}) \times V(\text{Volt})}{A(\text{m}^2)} = \frac{0\text{mA} \times 0,0022\text{V}}{1,46 \times 10^{-3} \text{m}^2} = 0\text{mW/m}^2$$

b. Pengukuran PD Data 2

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,1 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0034 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$\text{PD} = \frac{I(\text{mA}) \times V(\text{Volt})}{A(\text{m}^2)} = \frac{0,1\text{mA} \times 0,0034\text{V}}{1,46 \times 10^{-3} \text{m}^2} = 0,23\text{mW/m}^2$$

c. Pengukuran PD Data 3

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,1 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0043 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$PD = \frac{I(mA) \times V(Volt)}{A(m^2)} = \frac{0,1mA \times 0,0043V}{1,46 \times 10^{-3} m^2} = 0,29 mW/m^2$$

d. Pengukuran PD Data 4

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,4 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0419 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} m^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$PD = \frac{I(mA) \times V(Volt)}{A(m^2)} = \frac{0,4mA \times 0,0419V}{1,46 \times 10^{-3} m^2} = 11,48 mW/m^2$$

e. Pengukuran PD Data 5

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,6 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0723 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} m^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$PD = \frac{I(mA) \times V(Volt)}{A(m^2)} = \frac{0,6mA \times 0,0723V}{1,46 \times 10^{-3} m^2} = 29,71 mW/m^2$$

f. Pengukuran PD Data 6

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,1 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0081 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} m^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$PD = \frac{I(mA) \times V(Volt)}{A(m^2)} = \frac{0,1mA \times 0,0081V}{1,46 \times 10^{-3} m^2} = 0,55 mW/m^2$$

g. Pengukuran PD Data 7

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,1 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0244 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} m^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$PD = \frac{I(mA) \times V(Volt)}{A(m^2)} = \frac{0,1mA \times 0,0244V}{1,46 \times 10^{-3} m^2} = 1,67 mW/m^2$$

h. Pengukuran PD Data 8

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,1 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,0226 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} m^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$PD = \frac{I(mA) \times V(Volt)}{A(m^2)} = \frac{0,1mA \times 0,0226V}{1,46 \times 10^{-3} m^2} = 1,55 mW/m^2$$

i. Pengukuran PD Data 9

Diketahui,

$$\text{Arus} = 0,2 \text{ mA}$$

$$\text{Tegangan} = 0,00234 \text{ V}$$

$$\text{Luas permukaan elektroda} = 1,46 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

Ditanyakan, Kerapatan Daya (PD) =...?

Penyelesaian :

$$\text{PD} = \frac{I(\text{mA}) \times V(\text{Volt})}{A(\text{m}^2)} = \frac{0,2\text{mA} \times 0,0234\text{V}}{1,46 \times 10^{-3} \text{ m}^2} = 0,2\text{mW/m}^2$$



LAMPIRAN IV
DOKUMENTASI
PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI PENELITIAN

1. Alat dan Bahan Penelitian



L.1: Neraca Analitik



L.2: *Laminar Air Flow* (LAF)



L.3: Stirer



L.4: Erlenmeyer



L.5: *Autoklav*



L.6: Pipet Volume



L.7: *Shaker incubator*



L.8: Inkubator



L.9: Fortex



L.10: KCl



L.11: HCl



L.12: NaOH

L.13: KMnO_4

2. Pembuatan Substrat Batang Pisang



L.14: Memotong kecil batang pisang



L.15: Menghaluskan batang pisang



L.16: Menimbang substrat



L.17: Memasak substrat



L.18: Substrat MFC

3. Preparasi Mikroorganisme *Lactobacillus Plantarum*



L.19: Menimbang Media



L.20: Menghomogenkan Media



L.21: Sterilisasi Media

L.22: Peremajaan Bakteri *L. Plantarum*

L.23: Inokulum Bakteri

4. Preparasi Reaktor MFC



L.24: Pembuatan Reaktor MFC



L.25: Merapikan Reaktor



L.26: Elektroda Grafit



L.27: Jembatan Garam



L.28: Pemasangan Kawat Tembaga dan Elektroda



L.29: Reaktor siap untuk digunakan

5. Preparasi Larutan Elektrolit



L.30: Menimbang KMnO₄



L.31: Melarutkan KMnO₄ dengan aquades

ALAUDDIN
M A K A S S A R



L.32: Melarutkan KMnO_4 L.33: Memasukkan KMnO_4 ke dalam botol L.34: KMnO_4 siap untuk digunakan

6. Pembuatan Larutan HCl dan NaOH

➤ Pembuatan Larutan HCl



L.35: Memipet Larutan HCl pekat ke dalam tabung reaksi



L.36: Menghimpitkan dengan Aquades



L.37: Memasukkan Larutan HCl 1 M kedalam botol



L.38: Larutan HCl 1 M siap untuk digunakan

➤ Pembuatan Larutan NaOH



L.39: Menimbang NaOH



L.40: Melarutkan NaOH



L.41: Menghimpitkan NaOH dengan aquades



L.42: Menghomogenkan NaOH



L.43: Larutan NaOH siap untuk digunakan

7. Pengukuran *Optical Density*



L.44: Menimbang Media



L.45: Mengsterilkan Media



L.46: Inokulasi Bakteri



L.47: Inkubasi Bakteri

L.48: Memipet Bakteri
kedalam KuvetL.49: Menghomogenkan
BakteriL.50: Pengujian OD dengan
Spektrofotometer UV-Vis

L.51: Hasil Pengujian OD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

8. Pengukuran Arus dan Tegangan



L.52: Menyusun semua komponen MFC



L.53: Pengukuran nilai Arus dan Tegangan pada Teknologi MFC