

**KARAKTERISASI BIOPLASTIK BONGGOL PISANG KEPOK
(*Musa acuminata balbisiana*) DENGAN PENAMBAHAN VARIASI
KONSENTRASI EKSTRAK KULIT BUAH MANGGIS
(*Gracinia magostana*)**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana
Sains Jurusan Kimia pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RIMA MELANI S
NIM: 60500116028

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Karakterisasi Bioplastik Bonggol Pisang Kepok (*Musa acuminata balbisiana*) dengan Penambahan Variasi Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Gracinia magostana*)**”, yang disusun oleh **Rima Melani S, NIM: 60500116028**, mahasiswa jurusan kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 16 Februari 2021 bertepatan dengan 04 Rajab 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 16 Februari 2021 M
04 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M. Pd	(.....)
Sekretaris	: Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si	(R. S. S. S.)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(Sjamsiah)
Munaqisy II	: Dr. H. Aan Farhani, M.Ag., Lc.	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(Sitti Chadijah)
Pembimbing II	: Firnelty, S.Si., M.Si	(Firnelty)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M. Pd

NIP. 19710412 200003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rima Melani S
NIM : 60500116028
Tempat/Tgl Lahir : Jeneponto/ 13 Maret 1997
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : JL. H. M. Yasin Limpo N0.36 Samata, Gowa
Judul : Karakterisasi Bioplastik Bonggol Pisang Kepok (*Musa acuminata balbisiana*) Dengan Penambahan Variasi Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Gracinia magostana*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Gowa Februari 2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Penyusun

ALAUDDIN
M A K A S S A R


Rima Melani S.
NIM:60500116028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penyusunan skripsi Saudari Rima Melani S, Nim: 60500116028, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul “Karakterisasi Bioplastik Bonggol Pisang Kepok (*Musa acuminata balbisiana*) Dengan Penambahan Variasi Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Gracinia magostana*)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I

Gowa, Februari 2021

Pembimbing II

Dra. Sitti Chadijah, M.Si.
NIP: 19680216 199903 2 001

Firnanelty, S.Si., M.Si.
NIP: 19910214 201903 2 019

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji atas kebesaran Allah Swt yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya hingga dari lisan terpetik berjuta rasa syukur atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kesempatan menyelesaikan skripsi berjudul **“Penentuan Kualitas Bioplastik Bonggol Pisang Kepok (*Musa acuminata balbisiana*) Dengan Penambahan Variasi Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Gracinia magostana*)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terima kasih penulis ucapkan kepada pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua penulis ibunda Basma, M dan ayahanda Syarifuddin yang selalu mendoakan, membantu dan mendukung penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih penulis juga ucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil dan seajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta wakil dan seajarannya.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si dan ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku ketua dan sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si dan Firnelty, S.Si., M.Si selaku pembimbing I dan II yang dengan segala keikhlasan dan kesediaanya meluangkan waktu dan memberikan arahan, motivasi, bimbingan serta ilmu yang tak terhitung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D dan Bapak Dr. H. Aan Farhani, M.Ag.,Lc selaku penguji I dan II yang berkenan memberikan kritik dan saran bagi penulis.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Sains dan Teknologi terkhusus untuk staf dan dosen Jurusan Kimia.
7. Seluruh laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar terkhusus untuk kak Ismawanti, S.Si yang membantu menyelesaikan penelitian ini.
8. Staf Balai Besar Industri Hasil Pertanian Makassar khususnya kak Widyani.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna untuk perbaikan skripsi ini agar kedepannya skripsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang memberikan manfaat untuk semua orang yang membacanya.

Gowa, Februari 2021

Penulis,

Rima Melani S
NIM:60500116028

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL	
PENGESAHAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Bonggol Pisang	7
B. Pati	8
C. Kulit Buah Manggis	9
D. Ekstraksi	11
E. Antosianin	12
F. Bioplastik	14

G. <i>Fourier Transform Infra Red Reflektansi</i> (FTIR-ATR).....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Waktu dan Tempat	18
B. Alat dan bahan	18
C. Prosedur penelitian	18
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
A. Hasil	22
B. Pembahasan	23
BAB V PENUTUP	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN.....	37




DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Bonggol Pisang	7
Gambar 2.2 Struktur Amilosa	9
Gambar 2.3 Kulit Buah Manggis	10
Gambar 2.4 Struktur Antosianin	13
Gambar 2.5 Alat <i>Fourier Transform Infra Red Reflektansi</i> (FTIR-ATR).	16
Gambar 4.1 Hubungan Kuat Tarik dan Konsentrasi Pewarna	28
Gambar 4.2 Hubungan Persen Pemanjangan dan Konsentrasi Pewarna ..	29
Gambar 4.3 Spektrum FTIR-ATR Bioplastik Konsentrasi 0 %	30
Gambar 4.4 Spektrum FTIR-ATR Bioplastik Konsentrasi 35 %	30



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Standar Karakteristik Bioplastik	15
Tabel 3.1 Formula Bioplastik Ekstrak Kulit Buah Manggis	20
Tabel 4.1 Pengukuran Kuat Tarik dan Persen Perpanjangan	22
Tabel 4.2 Pengukuran Penyerapan dan Ketahanan Air	22
Tabel 4.3 Hasil Uji Biodegrasi	23
Tabel 4.4 Hasil Analisis Gugus Fungsi	23



DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1 Diagram Alir	37
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	38
Lampiran 3 Analisis Data	39
Lampiran 4 Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan	44
Lampiran 5 Spektrum Pati Bonggol Pisang Kepok	48



ABSTRAK

Nama : Rima Melani S

Nim : 60500116028

Judul : Karakterisasi Bioplastik Bonggol Pisang Kepok (*Musa acuminata balbisiana*) Dengan Penambahan Variasi Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Manggis (*Gracinia magostana*)

Bioplastik berfungsi sebagai pengemas makanan ramah lingkungan karena berasal dari bahan alami. Pati termasuk salah satu bahan utama yang dapat digunakan pada pembuatan bioplastik dengan penambahan kitosan dan sorbitol serta ekstrak kulit buah manggis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak kulit buah manggis (*Gracinia magostana*) terhadap karakteristik bioplastik bonggol pisang kepok (*Musa acuminata balbisiana*). Parameter yang diujikan pada penelitian ini yaitu uji daya serap air, uji kuat tarik, persen pemanjangan, uji degradasi serta analisis gugus fungsi dengan FTIR-ATR. Hasil yang diperoleh yaitu Nilai kuat tarik tertinggi pada konsentrasi 25 % yaitu 48,405 N/mm², % perpanjangan tertinggi pada konsentrasi 35 % yaitu 22,83 %, kemampuan terdegradasi paling cepat pada konsentrasi 0 % yaitu 10,1 % dan berdasarkan analisis FTIR-ATR bioplastik dengan dan tanpa penambahan ekstrak kulit buah manggis menunjukkan pola intensitas yang sama.

Kata kunci: Bioplastik, Pati, Bonggol Pisang, Kulit Manggis

ABSTRACT

Name : Rima Melani S.

Nim : 60500116028

Title : Bioplastic Characterization Of Kepok Banana Weevil (*Musa acuminata* balbisiana) By Adding Variations In The Concentration Of Mangosteen Rind Extract (*Gracinia magostana*)

Bioplastics function as environmentally friendly food packaging because they come from natural ingredients. Starch is one of the main ingredients that can be used in making bioplastics with the addition of chitosan and sorbitol and mangosteen rind extract. The purpose of this study was to determine the effect of mangosteen rind extract (*Gracinia magostana*) on the bioplastic of Kepok banana hump (*Musa acuminata balbisiana*). The parameters tested in this study were water absorption test, tensile strength test, percent elongation, degradation test and functional group analysis using FTIR-ATR. The results obtained by the tensile strength value at a concentration of 25%, namely 48.405 N / mm², the highest% addition was at a concentration of 35%, namely 22.83%, the ability to degrade the fastest at a concentration of 0%, namely 10.1% and based on a bioplastic FTIR-ATR analysis with and without the addition of mangosteen rind extract showed the same intensity pattern

Keywords: Bioplastics, Starch, Banana weevil, Mangosteen skin

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan limbah plastik menjadi masalah pencemaran lingkungan yang tidak dapat diatasi hingga saat ini. Penggunaan plastik yang semakin meningkat menyebabkan semakin besar limbah yang dihasilkan. Menurut Kementerian lingkungan hidup RI (2008) sampah plastik menempati urutan kedua sebagai sumber sampah terbesar setelah sampah dapur sebesar 14 %, diperkirakan dapat meningkat hingga 5,4 juta ton per tahun. Besarnya jumlah limbah plastik ini disebabkan karena plastik tidak dapat diurai dalam tanah secara alami oleh mikroba, sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan yang merusak lingkungan (Asngad, dkk, 2018). Allah swt. telah menjelaskan pentingnya menjaga lingkungan yang digambarkan dalam QS. Al-A'raaf/7:56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (Kementrerian Agama RI, 2013).

Quroish, Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Mishbah bahwa Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaiki kerusakan di muka bumi. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para nabi sebagai khalifah untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau.

Tafsir diatas menjelaskan perintah Allah untuk tidak merusak lingkungan serta perintah Allah kepada manusia untuk memperbaiki kerusakan di muka bumi. Salah satunya menjaga bumi dari kerusakan lingkungan akibat penggunaan plastik sintetik yang sulit terurai serta dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup.

Plastik sintetik banyak digunakan karena memiliki sifat yang stabil, ringan, tahan air dan kuat, namun tidak mudah diuraikan (Nafiyanto, 2019). Proses degradasi plastik sintetik di alam sekitar 50 tahun (Asngad, dkk., 2018). Apabila diuraikan dengan pembakaran pada suhu dibawah 800°C dapat menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan (Zuhra, dkk., 2017). Plastik sintetik berasal dari minyak bumi sehingga dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah (Asngad, dkk., 2018). Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sintetik adalah dengan mensintesis suatu polimer yang memiliki sifat sama tetapi mudah terurai yang disebut bioplastik.

Bioplastik memiliki kegunaan yang sama dengan plastik konvensional tetapi bioplastik dapat terurai oleh mikroorganisme menjadi air dan gas karbondioksida (Asngad, dkk., 2018). Hal ini disebabkan bioplastik yang berasal dari bahan yang dapat terurai dan memiliki kesediaan di alam yang cukup besar. Plastik berbahan dasar alami dapat terdegradasi 10 hingga 20 kali lebih cepat dari plastik sintetik (Asngad, dkk., 2018). Bioplastik dapat diproduksi dengan memanfaatkan tanaman yang berada di alam yang mengandung selulosa atau pati (Nafiyanto, 2019).

Pati merupakan salah satu polimer alami yang paling mudah ditemukan di alam. Pati termasuk karbohidrat pada tanaman yang memiliki zat gizi yang cukup penting untuk kehidupan makhluk hidup. Pati dapat ditemukan dalam bentuk pati alami atau pati telah termodifikasi. Pati terdapat pada tanaman, sebagian besar

terdapat pada umbi, biji, batang dan buah. Keberadaan pati yang melimpah di alam belum dimanfaatkan dengan baik seperti pati yang terdapat pada bonggol pisang.

Bonggol pisang memiliki komposisi pati sebesar 76 %, air 20 %, vitamin dan protein. Kandungan pati yang cukup besar pada bonggol pisang dapat dimanfaatkan (Yunianti, dkk, 2008). Selain itu, pemanfaatan bonggol pisang secara langsung oleh masyarakat masih kurang sehingga menyebabkan tanaman pisang yang telah diambil buahnya menyisakan limbah bonggol pisang. Bioplastik bonggol pisang dengan penambahan kitosan (60, 50, dan 40%) menunjukkan pada konsentrasi 60 % nilai elongansi sesuai standar minimum ASTM yaitu sebesar 14,655 % dengan presentase penyerapan air sebesar 11.137 % (Zuhra, dkk, 2017).

Saragih (2013), menyatakan kandungan pati bonggol pisang berbagai varietas (kepok, raja, mahuli, susu dan ambon) menghasilkan tepung bonggol pisang kualitas terbaik adalah pada bonggol pisang kepok dengan kadar air sebesar 0,98 % dan daya serap air yang relative kecil. Proses pembuatan bioplastik perlu penambahan pemplastis agar lebih tahan terhadap air dan lebih elastis. Penambahan zat tambahan lainnya dapat meningkatkan kualitas bioplastik misalnya dengan penambahan pewarna (Asngad, dkk., 2018).

Penambahan warna pada bioplastik menyebabkan penggunaan bioplastik semakin meningkat. Penambahan zat warna masih banyak menggunakan pewarna sintetik yang cenderung berbahaya bagi kesehatan apabila digunakan dalam jangka panjang. Putra, dkk, (2019), penambahan ekstrak kulit buah naga sebagai pewarna alami pada bioplastik mempengaruhi sifatnya. Bioplastik yang telah ditambahkan ekstrak kulit buah naga dari konsentrasi 5, 10, 15, 20 serta 25 % menghasilkan karakteristik yang berbeda yaitu semakin besar konsentrasi ekstrak kulit buah naga

semakin mempengaruhi kekuatan daya tarik, ketebalan, penyerapan air serta kepadatan pada bioplastik. Allah swt berfirman dalam QS. Abasa/80:24-32.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ٢٤ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ
شَقًّا ٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ٢٧ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ٢٨ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ٢٩ وَحَدَائِقَ
عُلْبًا ٣٠ وَفُكْهَةً وَأَبًّا ٣١ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ٣٢

Terjemahnya:

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya (24) Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit) (25) Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya (26) Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu (27) Anggur dan sayur-sayuran (28) Zaitun dan kurma (29) Kebun-kebun (yang) lebat (30) Dan buah-buahan serta rumput-rumputan (31) Untuk kesenangan dan untuk binatang-binatang ternakmu (32)” (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut tafsir Al-Misbah, ayat tersebut diuraikan anugerah Allah kepada manusia dalam hidup ini berupa pangan, sekaligus untuk menyempurnakan tugas-tugasnya. Allah berfirman: Jika ia benar-benar hendak melaksanakan tugas-tugasnya secara sempurna maka hendaklah manusia itu melihat ke makanannya, memperhatikan serta merenungkan bagaimana proses yang dilaluinya sehingga siap dimakan. Sesungguhnya kami telah mencurahkan air dari langit sederas-derasnya, kemudian Kami belah bumi yakni merekahnya melalui tumbuh-tumbuhan dengan belahan yang sempurna, lalu Kami tumbuhkan padanya yakni di bumi itu biji-bijian dan anggur serta sayur-sayuran. Ayat- ayat di atas menyebut aneka tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Pohon kurma, disamping buah kurma memiliki banyak keistimewaan yang dimanfaatkan oleh masyarakat arab pada masa itu. Meraka menjadikan dari buahnya arak dan bijinya untuk makanan unta. Dari dahan pohon kurma pun dapat diambil manfaatnya, yaitu untuk diminum airnya dari pelepahnya

meraka jadikan bahan rumah kediamannya, dan dari pohon itu mereka dapat membuat tikar, tali bahkan perlebgkapan rumah tangga.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt telah menumbuhkan berbagai macam tanaman yang dapat tumbuh dan menghijau dengan air hujan yang diturunkan dari langit, dengan berbagai macam tumbuhan dengan berbagai rasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti buah manggis yang dapat dimanfaatkan manusia baik buah maupun kulitnya.

Manggis termasuk salah satu buah yang dapat dimanfaatkan baik daging buah maupun kulitnya. Pemanfaatan kulit buah manggis telah banyak. Namun penggunaan hanya sebagai obat maupun alat kecantikan, penggunaan kulit buah manggis sebagai pewarna belum maksimal. Pemanfaatan lain kulit manggis sebagai pewarna perlu dapat digunakan seperti dalam pembuatan bioplastik.

Berdasarkan uraian di atas, dilakukan penelitian mengenai pembuatan bioplastik dengan penambahan ekstrak kulit manggis (*Gracinia mogastana*) dengan perbandingan konsentrasi 0, 25,30 dan 35 %

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana karakteristik bioplastik bonggol pisang kepok (*Musa acuminata balbisiana*) dengan penambahan variasi konsentrasi ekstrak kulit buah manggis (*Gracinia magostana*) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik bioplastik bonggol pisang kepok (*Musa acuminata balbisiana*) dengan penambahan variasi konsentrasi ekstrak kulit buah manggis (*Gracinia magostana*)

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Dapat mengolah limbah kulit buah manggis sebagai pewarna alami.
2. Dapat memberikan informasi tentang pemanfaatan limbah bonggol pisang sebagai sebuah polimer alami.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Bonggol Pisang*

Pisang merupakan tanaman yang tersebar hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan keberagaman varietasnya (Saragih, 2013). Tanaman ini memiliki beberapa bagian yaitu, batang yang berupa batang semu yang pelepahnya berwarna hijau sampai coklat, bagian dalam batang pisang terdapat bonggol pisang (Gambar 2.1) tepatnya pada bagian paling bawah dan berada dalam tanah serta berwarna coklat (Putra, dkk., 2014).



Gambar 2.1. Bonggol Pisang Kepok
(Sumber: Suyanti & Ahmad, 2008)

Menurut Suyanti & Ahmad (2008), tanaman pisang memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub Divisi : Angiospermae
Class : Monocothyledonae
Family : Musaceae
Genus : Musa
Spesies : *Musa* spp.


Bonggol pisang (Gambar 2.1) dapat dimanfaatkan dengan mengambil pati yang terkandung di dalamnya. Pati yang terdapat pada bonggol pisang memiliki kemiripan dengan pati yang terdapat pada tepung sagu (Yunita, dkk). Kandungan pati yang cukup tinggi pada bonggol pisang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif dalam pembuatan bahan bakar atau pembuatan plastik ramah lingkungan. Namun, potensi budidaya tanaman pisang yang sangat tinggi dan pemanfaatannya pada bagian bonggolnya yang masih kurang (Prihandana, 2007). Bonggol pada tanaman pisang memiliki beberapa komponen kimia yaitu, pati (96 % pada keadaan basah dan 76 % keadaan kering), kalori 43 %, protein 0,6 %, karbohidrat 11,6 %, vitamin 12 %, besi 0,11 % dan air 86 % (Solikhin, 2012).

B. Pati

Pati merupakan polisakarida yang keberadaanya cukup besar di alam (Afif, dkk., 2018). Pati sebagian besar terdapat pada umbi atau biji. Pati tersusun dari dua komponen yaitu amilopektin sebesar 70-85 % dan amilosa sebesar 15-30 % (Rekso & Aloma, 2013). Pati terdiri dari dua kelompok yaitu, pati alami atau pati yang belum dimodifikasi yang diperoleh dari pemisahan sari pati yang terdapat pada tumbuhan dan pati modifikasi atau pati yang telah mengalami proses modifikasi yang diperoleh dengan pemberian perlakuan tertentu untuk merubah sifat sebelumnya. Perlakuan tersebut dapat berupa modifikasi secara fisika atau secara kimia (Rekso & Aloma, 2013).

Pati banyak dimanfaatkan karena memiliki sifat mudah terdegradasi menjadi senyawa yang ramah lingkungan (Afif, dkk., 2018). Salah satu pemanfaatan pati adalah sebagai bahan baku pembuatan plastik ramah lingkungan. Tanaman pisang memiliki kandungan pati yang cukup besar. Harnanik, dkk., (2018), kadar amilosa

pada pisang kepok adalah sekitar 40 % dengan total kandungan pati sekitar 70 % sehingga fraksi amilopektin adalah sekitar 30 %. Kandungan amilosa (Gambar 2.2) yang cukup tinggi pada tepung pisang ini menyebabkan tepung bersifat kurang lengket dan buyar.



Gambar 2.2. Struktur Amilosa
(Sumber: Nisah, 2017)

Pati dengan kandungan amilopektin yang lebih besar menyebabkan proses tergelatinisasi pada pati cenderung lebih cepat karena penurunan kelarutan pati dalam air lebih cepat. Selain itu kandungan amilopektin yang tinggi menyebabkan struktur pada pati memiliki ruang yang kosong yang lebih banyak yang dapat diisi dengan biopolimer untuk membentuk ikatan polimerisasi (Afif, dkk., 2018).

C. Kulit Buah Manggis

Manggis merupakan salah satu jenis tanaman yang hidup di kawasan Asia Tenggara. Manggis salah satu tanaman multiguna yang dapat dimanfaatkan buah serta kulitnya. Kulit pada buah manggis mengandung antioksidan yang cukup tinggi yaitu pigmen antosianin. Selain itu, kulit buah manggis (Gambar 2.3) mengandung dua senyawa alkaloid dan lateks kering yaitu mangosteen dan β -mangosteen yang berasal dari sejumlah pigmen (Farida & Fhitri, 2015).

Menurut Warisno & Kres (2012), tanaman manggis pada gambar 2.3 memiliki klasifikasi sebagai berikut:

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Sub Divisi : Angiospermae
Class : Dicotyledonae
Ordo : Parietales
Family : Guttiferae
Genus : *Garcinia*
Spesies : *Garcinia mangostana* L.

Pigmen antosianin yang terdapat dalam kulit buah manggis dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pengganti pewarna sintetis yang banyak digunakan. Pigmen antosianin tersebut termasuk golongan senyawa flavonoid yang menyebabkan adanya warna orange, ungu, merah dan biru pada daun, buah dan bunga. Selain itu pigmen antosianin yang digunakan sebagai pewarna alami karena memiliki warna yang cukup menarik, mudah didapatkan serta aman digunakan atau tidak menimbulkan efek samping jika penggunaan dalam jangka panjang (Lestario, dkk., 2011).



Gambar 2.3. Kulit Buah Manggis
(Sumber: Warisno & Kres, 2012)

Kwartiningsih (2009), ekstraksi kulit manggis menggunakan metode soxhletasi menghasilkan zat pewarna sebesar 19,45 % dari berat kering serbuk kulit manggis. Ekstraksi dengan tangki pengaduk dihasilkan 13,15 %.

D. Ekstraksi

Ekstraksi adalah proses pemisahan antara dua cairan yang tidak saling larut berdasarkan perbedaan kelarutannya. Adapun prinsip ekstraksi yaitu senyawa polar dapat larut dalam pelarut polar dan senyawa non polar larut dalam pelarut non polar (Putri, 2014) Hal yang harus diperhatikan dalam proses ekstraksi adalah jenis tanaman, bagian tanaman yang digunakan, pelarut dan alat yang digunakan (Mukhriani, 2014).

Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan yaitu pengelompokkan bagian tumbuhan, pengeringan dan penggilingan bagian tumbuhan kemudian pemilihan pelarut yaitu terdiri dari pelarut polar, semipolar dan nonpolar (Mukhriani, 2014). Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Maserasi

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Metode ini dapat digunakan baik skala kecil maupun skala industri. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama, menggunakan banyak pelarut dan kemungkinan besar beberapa senyawa hilang. Namun disisi lain maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa bersifat termolabil (Mukhriani, 2014).

2. Perkolasi

Metode ini, serbuk serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah percolator, pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah (Agus, 2010). Kelebihan dari metode ini adalah sampel selalu dialiri pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam percolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Wiganti dan Rahardian, 2018)

3. Sokletasi

Metode ini dilakukan dengan meletakkan sampel pada sarung selulosa dalam klonsong yang dapat ditempatkan di dalam labudan di bawah kondensor. Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang terus berlanjut tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus menerus berada pada titik didih (Verawati, dkk., 2017)

4. Refluks


Refluks adalah penyaringan dengan penguapan untuk mendapatkan suatu ekstrak cair dengan menggunakan alat refluks dan pelarut volatil. Keuntungan dari metode refluks yaitu menggunakan pelarut dalam jumlah yang sedikit, hemat serta ekstrak yang diperoleh lebih sempurna dan waktu ekstraksi yang cepat. Sedangkan kelemahannya yaitu uap panas langsung melalui serbuk sampel (Mukti, 2012)..

E. Antosianin

Antosianin merupakan salah satu golongan senyawa organik yang larut dalam pelarut polar. Antosianin (Gambar 2.4) pada tumbuhan berada dalam bentuk aglikon

yaitu antosianidin dan antosianin dalam bentuk glikon dalam bentuk gula yang berikatan secara glikosidik dengan monosakarida membentuk ester. Saat ini terdapat sekitar 700 jenis antosianin yang telah diisolasi dan diidentifikasi dari berbagai jenis tanaman, misalnya sianidin, pelargonidin, peonidin, petunidin, malvidin serta glikosida-glikosida antosianidin (Priska, dkk., 2018).

Antosianin adalah senyawa yang bersifat amfoter yaitu memiliki kemampuan untuk bereaksi baik dengan asam maupun dengan basa. Dalam media asam antosianin berwarna merah dan pada media basa berubah menjadi ungu dan biru (Samber, dkk, 2018).



Gambar 2.4. Struktur Antosianin
(Sumber: Priska, dkk, 2018)

Antosianin pada gambar 2.4 biasanya terdapat pada daun, buah dan bunga pada tanaman. Pigmen antosianin memiliki struktur dasar yaitu C6-C3-C6. Pembentukan pigmen antosianin ini disebabkan adanya perbedaan struktur kimianya.

Antosianin merupakan senyawa organik dari keluarga flavonoid dan merupakan anggota kelompok senyawa yang lebih besar dari polifenol. Beberapa senyawa antosianin yang paling banyak ditemukan adalah pelargonidin, sianidin, peonidin, dan delphinidin (Karnjanawipagul, 2010).

Kulit buah-buahan juga merupakan sumber antosianin, seperti pada kulit buah naga yaitu 22,593 ppm kulit buah naga daging merah dan 16,736 ppm kulit buah

naga daging putih (Handayani, 2012), kulit buah rambutan yaitu $4,1 \cdot 10^3$ mg/mL serta pada kulit buah manggis yaitu 593ppm (Morais, 2016)

Antosianin memiliki fungsi sebagai antioksidan didalam tubuh sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit aterosklerosis, penyakit penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, antosianin juga dapat meningkatkan kemampuan penglihatan mata serta berfungsi sebagai senyawa anti inflamasi yang melindungi otak dari kerusakan (Samber, dkk, 2018).

F. Bioplastik

Bioplastik merupakan plastik ramah lingkungan yang memiliki manfaat yang sama dengan plastik sintetik atau plastik konvensional. Bioplastik memiliki sifat yang mudah terurai karena berasal dari bahan yang hampir seluruh komponennya dari alam sehingga dapat terurai secara alami dalam waktu yang relatif singkat. Bioplastik terurai cukup mudah oleh mikroorganisme yang terdapat pada tanah (Afif, dkk, 2018).

Bioplastik adalah salah satu biopolimer yang banyak dimanfaatkan dalam bidang industry, yang terbentuk dari proses polimerisasi monomer hidrokarbon yang membentuk rantai panjang. Biopolimer ini biasanya dihasilkan dari monomer-monomer berupa pati, kitosan karet, selulosa, protein serta lignin (Rahmadani, 2019). Ada beberapa karakteristik standar bioplastik berdasarkan SNI yaitu (Arini, dkk, 2017).

Tabel 2.1. Standar Karakteristik Bioplastik

Karakteristik	Nilai
Kuat Tarik (Mpa)	24,7-302
Perpanjangan Putus (%)	21-220
Daya Serap Air	21,5 % (Suhu 25 °C)
Elastisitas (Mpa)	117-137

Proses pembentukan molekul polimer yang berasal dari unit-unit monomernya terbentuk melalui reaksi yang sangat kompleks. Proses pembentukan polimer atau polimerisasi tersebut dapat terbentuk melalui dua reaksi yaitu reaksi polimerisasi kondensasi dan reaksi polimerisasi adisi. Proses kondensasi terjadi dari tahap demi tahap membentuk molekul raksasa dan menghasilkan produk samping berupa molekul air, sedangkan polimerisasi adisi berlangsung secara cepat dan tepat serta tidak menghasilkan produk samping (pertumbuhan rantai) (Coniwanti, dkk., 2014).

Bioplastik dengan kualitas yang baik memiliki daya serap air yang kecil karena dapat mempengaruhi ketahanannya. Afif, dkk (2018), bioplastik pati-kitosan dengan berbagai perbandingan menghasilkan bioplastik dengan daya serap air yang baik adalah pada perbandingan 3:2. Penambahan kitosan menyebabkan daya serap air meningkat dikarenakan kitosan bersifat hidrofilik.

Bioplastik memiliki kemampuan sebagai *antimicrobial* karena dapat melindungi bahan pangan dari kontaminasi mikroorganisme pada bagian permukaan. Kemampuan tersebut sangat terbatas, karena hanya melindungi bagian permukaan, oleh karena itu penambahan bahan lain dapat meningkatkan sifat antimicrobial pada bioplastik. Adapun jenis bahan yang umum digunakan adalah *benzoate*, *propionate*, *sorbet*, *parabens*, *acidifying agents* (asam asetat dan asam laktat) serta *bacteriocins* (Andrian, 2013).

Sifat fisik yang menentukan kualitas bioplastik antara lain ketebalan, pemanjangan serta kekuatan peregangan. Bioplastik relatif tahan terhadap oksigen dan karbondioksida, akan tetapi, kurang tahan terhadap uap air. Nilai pemanjangan pada bioplastik menunjukkan kemampuan rentang bioplastik. Penambahan sorbitol dapat meningkatkan pemanjangan sehingga kerapuhan bioplastik menurun. Kekuatan

peregangan merupakan tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai bioplastik tetap bertahan (Fatma, 2015). Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), nilai kuat tarik bioplastik yaitu 24,7-3022 Mpa serta persen elongasi yaitu 21-220 % (Darni & Herti, 2010). Menurut Ni'mah, dkk, 2009 sampel botol plastic menunjukkan puncak-puncak pada daerah bilangan gelombang 3421,59 menunjukkan OH, di daerah 2924,72 cm^{-1} menunjukkan gugus alkil.

G. *Fourier Transform Infra Red - Attenuated Total Reflectance (FTIR-ATR)*

Spektrofotometer FTIR-ATR merupakan spektroskopi yang menggunakan sinar infra merah dalam menganalisis sampel. FTIR-ATR (Gambar 2.5) sering digunakan dalam analisis senyawa berbahan baku herbal (Winingsih, dkk., 2016). Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara tingkat energi getaran (vibrasi). Vibrasi atom yang berikatan dalam molekul dengan mengadsorpsi radiasi gelombang elektromagnetik IR.

Cara kerja alat FTIR-ATR (Gambar 2.5) adalah sampel akan dilalui oleh sinar infra merah. Sinar infra merah ini akan membagi menjadi dua berkas yaitu satu dilewatkan melalui sampel dan satu sebagai pembanding. Dua berkas ini akan jatuh pada detektor dan akan diubah menjadi sinyal listrik yang selanjutnya direkam oleh rekorder. Sinyal yang diperoleh diperkuat oleh amplifier dan akan terbaca pada komputer dalam bentuk spektrum (Sari, 2011).



Gambar 2.5. Spektrofotometer FTIR-ATR

(Sumber: Sulistyani, 2018)

Pembacaan spektrum vibrasi molekuler mempunyai dua cara yaitu transmisi dan reflektasi. Transmisi dapat menguji sampel dalam bentuk cair, padat, dan gas tetapi memerlukan teknik khusus dalam preparasi sampelnya yaitu harus dalam bentuk *pellet disk* (Sulistyani dan Huda, 2018).

Analisis menggunakan spektrofotometer FTIR-ATR memiliki kelebihan yaitu persiapan sampel tidak rumit, tidak memerlukan KBr, memiliki variasi spektrum yang lebih lebar serta ukuran partikel sampel dapat diabaikan (Thompson, dkk., 2009)

Artika, dkk (2019), karakteristik komposit polipropilena serat pinang dengan penambahan pati pisang dengan menggunakan FTIR menunjukkan CH_3 terdapat pada bilangan gelombang $1376,28 \text{ cm}^{-1}$, $\text{C}=\text{C}$ pada bilangan gelombang $2305,81 \text{ cm}^{-1}$, $\text{C}=\text{N}$ pada bilangan gelombang $2305,81 \text{ cm}^{-1}$, $\text{C}-\text{O}$ pada bilangan gelombang $1150,42 \text{ cm}^{-1}$ dan terdapat ikatan baru yaitu $\text{N}-\text{H}$ pada bilangan gelombang $3744,42 \text{ cm}^{-1}$. Sedangkan penelitian Nafiyanto (2019), bioplastik pati bonggol pisang dengan penambahan gliserol dan kitosan menunjukkan $-\text{OH}$ pada panjang gelombang $3425,58 \text{ cm}^{-1}$, $-\text{CH}$ berada pada panjang gelombang $2931,8 \text{ cm}^{-1}$ serta panjang gelombang NH yaitu $1635,64 \text{ cm}^{-1}$.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Januari-Oktober 2020. Bertempat di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Riset Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan adalah spektrofometer FTIR-ATR *Thermo Fisher Scientific, Universal Testing Machine* (UTM), rotary evaporator, neraca analitik *Kern*, oven *Kirin*, hotplate, *blender*, pipet skala 25 mL, gelas kimia 100 mL, toples kaca, botol kaca, cawan petri, corong, batang pengaduk dan gunting.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan adalah aquades (H_2O), asam asetat 17,5 % (CH_3COOH), asam sitrat 50 % ($C_6H_8O_7$), bonggol pisang kepok (daerah Jeneponto, Bontosunggu), etanol 96 % (C_2H_5OH), kertas saring, kulit buah manggis, kitosan, sorbitol dan tanah.

C. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi Antosianin

Kulit buah manggis dibersihkan dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kulit buah manggis yang telah kering dihancurkan menjadi bentuk serbuk dengan menggunakan *blender* (Putra, 2019). Simplisia sebanyak 500 gram direndam menggunakan etanol selama 24 jam. Setelah itu, disaring dengan kain blacu. Filtrat

disimpan pada botol kaca, residu direndam kembali dengan etanol 96 %. Kemudian maserat yang dihasilkan dipekatkan menggunakan *rotary evaporator*.

2. Pembuatan Pati dari Bonggol Pisang Kepok

Bonggol pisang kepok dipisahkan dari batang dan dibersihkan menggunakan air mengalir. Setelah itu, bonggol pisang dipotong kecil-kecil dan direndam selama sepuluh menit dalam asam sitrat 50 %. Kemudian diangin-anginkan hingga kering. Selanjutnya direndam kembali dengan air. Setelah itu, dihancurkan menggunakan blender kemudian disaring (Nafiyanto, 2019). Filtrat hasil penyaringan diendapkan selama 24-48 jam, kemudian disaring kembali. Endapan dikeringkan menggunakan oven selama 12 jam pada suhu 40 °C (Hardjono, dkk., 2016). Setelah itu, dianalisis dengan FTIR-ATR.

3. Pembuatan Bioplastik dengan Penambahan Ekstrak Kulit Manggis

Kitosan 0,5 gram dilarutkan dalam asam asetat 17,5 % sebanyak 25 mL (Inayati, dkk., 2019). Kemudian dipanaskan pada suhu 70-83 °C sambil diaduk sampai tergelatinisasi (Nafianto, 2019). Setelah itu, ditambahkan 1 gram pati bonggol pisang kepok dan 5 tetes sorbitol serta 25 mL ekstrak kulit buah manggis konsentrasi (0, 25, 30, 35 %) (Putra, dkk., 2019). Kemudian dipanaskan sambil diaduk selama 7 menit pada suhu 80 °C (Sumartono, dkk., 2015). Selanjutnya, didiamkan selama 1 jam dan dicetak pada cawan petri. Setelah itu, dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 60 °C selama 2 jam. Selanjutnya didiamkan pada suhu ruang selama 2 hari (Nafianto, 2019). Formula bioplastik dapat dilihat pada Tabel 3.1 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Formula Bioplastik Ekstrak Kulit Buah Manggis

Bahan	Formula			
	F0	F1	F2	F3
Ekstrak Kulit Manggis	0 %	25 %	30 %	35 %
Pati	1 gr	1gr	1 gr	1 gr
Kitosan	0,5 gr	0,5 gr	0,5 gr	0,5 gr
Sorbitol	5 tetes	5 tetes	5 tetes	5 tetes
Asam Asetat 17,5 %	25 mL	25 mL	25 mL	25 mL

Keterangan :

F0 : Fomulasi 0% ekstrak kulit buah manggis

F1 : Fomulasi 25% ekstrak kulit buah manggis

F2 : Fomulasi 30% ekstrak kulit buah manggis

F3 : Fomulasi 35% ekstrak kulit buah manggis

4. Pengujian Film Bioplastik**a. Penyerapan Air**

Film bioplastik dipotong ukuran $2,5 \times 5$ cm kemudian ditimbang dan dimasukkan ke dalam air selama 1 menit. Setelah itu, dibersihkan dan ditimbang kembali (Hendrawati, dkk., 2019). Persamaan % daya serap air adalah

$$\text{Daya serap air} = \frac{Mt - Mo}{Mo} \times 100 \%$$

Keterangan:

Mo = bobot awal sampel

Mt = bobot sampel setelah perendaman

b. Uji Daya Urai

Film bioplastik ditimbang bobotnya. Setelah itu, sampel dimasukkan ke dalam tanah dengan ketinggian 20 cm selama 30 hari. Selanjutnya sampel ditimbang kembali bobotnya setiap 10 hari (Hendrawati, dkk, 2019).

c. Uji Kuat Tarik

Film bioplastik dipotong ukuran 2×5 cm setelah itu dijepitkan pada alat uji kuat tarik universal dan ditarik dengan kecepatan konstan dengan beban maksimum 5

kgf hingga putus dan dicatat berat beban saat terputus (Putra, dkk., 2019). Persamaan nilai kuat tarik adalah:

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

Keterangan:

σ = Kuat putus bahan polimer (Mpa)

F = beban saat putus (Kgf)

A = luas penampang bahan polimer (mm²)

d. Pemanjangan (Elongasi)

Nilai perpanjangan putus diperoleh dari persamaan:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0} \times 100 \%$$

Keterangan:

ε = panjang saat putus

ΔL = selisih antara panjang saat putus

L_0 = panjang mula-mula

e. Uji Gugus Fungsi

Film Bioplastik dimasukkan dalam spektrofotometer FTIR-ATR kemudian ditembakkan dengan sinar *infra red* dan dianalisis panjang gelombangnya serta ditentukan gugus fungsinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan kulit buah manggis (*Gracinia magostana*) melalui tahap pengeringan, penghalusan dan peredaman (maserasi) menggunakan etanol selama 3 hari menghasilkan ekstrak berwarna ungu pekat serta bonggol pisang kepok (*Musa acuminata balbisiana*) sebanyak 1 kg melalui proses pembersihan, perendaman dengan asam sitrat, pembilasan, proses penghalusan, penyaringan serta proses pengendapan selama 24 jam. Pati yang dihasilkan berupa serbuk putih dan tidak berbau

1. Karakteristik Bioplastik Pati Bonggol Pisang Kepok

Hasil pengujian karakteristik bioplastik dari pati bonggol pisang kepok meliputi kuat tarik (N/mm^2), persen perpanjangan (%), daya serap air (%) dan kemampuan terdegradasi.

Tabel 4.1. Pengukuran Kuat Tarik dan Persen Perpanjangan

Sampel (Ekstrak kulit manggis) (%)	Kuat Tarik (N/mm)	Persen Perpanjangan (%)
0	58,236	16,18
25	76,936	18,77
30	48,405	10,73
35	49,452	22,83

Tabel 4.2. Pengukuran Penyerapan dan Ketahanan Air

Sampel (Ekstrak kulit Manggis) (%)	Serap Air (%)	Ketahanan (%)
0	4,4	95,5
25	7,2	92,8
30	14,5	85,4
35	20,4	79,6

Tabel 4.3. Hasil Uji Biodegradasi

Sampel (Ekstrak Kulit manggis) (%)	Hari Ke-			Persen penurunan (%)
	10	20	30	
0	5,17	4,98	4,62	19
25	5,51	5,40	5,36	10,1
30	5,37	5,11	5,03	7,3
35	5,51	5,40	5,36	4,1

Tabel 4.4. Hasil Analisis Gugus Fungsi

Sampel	Serapan	Rentan Serapan	Gugus Fungsi
0 % Ekstrak Kulit Manggis	3276,66	3600 – 3200	OH (bebas)
	2921,76	2850 – 2970	C-H
	1636,10	1640 – 1550	N-H
	1077,11	1260 – 1000	C-O
35% Ekstrak Kulit Manggis	3281,04	3600 – 3200	OH (bebas)
	292,77	2850 – 2970	C-H
	1636,69	1640 – 1550	N-H
	1077,16	1260 – 1000	C-O

(*Sumber : Nafiyanto, 2019).

B. Pembahasan

1. Ekstraksi Antosianin Kulit Buah Manggis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan kulit buah manggis dikeringkan bertujuan agar mengurangi kadar air dan terjadi pengerutan sel. Sampel kering yang dihaluskan dimaksudkan agar senyawa-senyawa metabolit sekunder dapat keluar.

Antosianin kulit manggis diperoleh dengan cara maserasi. Maserasi (perendaman) sampel di dalam pelarut. Pelarut yang digunakan adalah etanol. Etanol berfungsi mengisolasi kimia bahan alam yang terdapat pada sampel. Etanol

merupakan pelarut universal yang memiliki tingkat polaritas tinggi. Proses maserasi dilakukan selama 3 hari dengan mengganti pelarut setiap sehari sekali, hal ini bertujuan agar senyawa-senyawa yang terdapat dalam sampel dapat tertarik secara maksimal.

Ekstrak yang diperoleh dari proses maserasi dipekatkan dengan evaporator sehingga menghasilkan ekstrak kental yang bebas pelarut, pada proses ini terjadi pertukaran panas yang memisahkan uap yang terbentuk dari cairan. Pemanasan yang semakin lama dapat menyebabkan stabilitas antosianin menurun yang dapat menyebabkan terjadinya pemucatan warna (Saraswati & Suci, 2016). Hasil ekstraksi antosianin kulit manggis yaitu berwarna ungu kemerahan dan tidak berbau.

2. Pati Bonggol Pisang Kepok

Bonggol pisang kepok yang diambil dari Bontosunggu, kabupaten Jeneponto. Bonggol pisang dibersihkan dengan air mengalir secara berulang-ulang dengan tujuan kotoran yang menempel. Perendaman bonggol pisang dengan asam sitrat 50 %. Asam sitrat termasuk asam organik berantai pendek yang berfungsi sebagai anti mikroba. Selain itu, perendaman dengan asam sitrat berfungsi untuk menghilangkan getah yang terdapat pada sampel. Proses perendaman kembali dengan air bertujuan untuk menarik zat-zat pengotor yang mungkin masih tersisa.

Proses pengendapan selama 24 jam menyebabkan terbentuknya dua fase. Penyaringan menggunakan kertas saring berfungsi untuk memisahkan pati. Pengerinan pati secara berulang bertujuan untuk menghilangkan kadar air. Pati bonggol pisang yang diperoleh yaitu sebesar 153,13 gram dari 1 kg gram bonggol pisang yang berwarna putih dan memiliki bau menyerupai tepung.

3. Bioplastik Bonggol Pisang Kepok

Bioplastik pada penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode blending yaitu pencampuran dua bahan atau lebih. Bahan utama yang digunakan adalah pati yang dihasilkan dari bonggol pisang kepok. Pati digunakan karena memiliki beberapa kelebihan yaitu bisa dikonsumsi, mudah didapatkan dan mudah terurai oleh lingkungan. Pati sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan bioplastik karena mengandung senyawa amilosa yang dapat membentuk gel yang kuat serta mengandung amilopektin yang berpengaruh terhadap kestabilan bioplastik.

Bioplastik umumnya bersifat rapuh dan mudah patah, setelah penambahan sorbitol yang berfungsi sebagai *plasticizer*, bioplastik yang dihasilkan lebih elastis dan kuat serta dengan penambahan kitosan. Berdasarkan hasil penelitian (Putra, dkk, 2017), penambahan sorbitol pada bioplastik dapat mengurangi kekakuan polimer sehingga meningkatkan fleksibilitas bioplastik. Semakin tinggi konsentrasi sorbitol yang digunakan semakin tebal bioplastik yang dihasilkan namun dapat meningkatkan kemampuan laju transmisi uap air.

Pembuatan bioplastik dengan metode pemanasan menyebabkan struktur pati mengalami pembengkakan granula sehingga ukuran granula akan semakin meningkat. Hingga batas tertentu sebelum granula pati pecah sehingga terbentuk proses tergelatinisasi. Sedangkan granula yang mengembang akan mengalami viskositas puncak jika suhu terus dinaikkan, setelah didinginkan molekul-molekul amilosa akan bergabung kembali yang disebut regelatinisasi.

4. Karakteristik Bioplastik

a. Kelarutan dalam Air

Salah satu sifat fisik dari bioplastik adalah kelarutannya. Menurut Krisna (2013), bahan dasar pembuatan bioplastik mempengaruhi sifat kelarutannya dalam air. Kemampuan daya larut yang tinggi pada bioplastik menunjukkan bioplastik tersebut mudah dan tidak berbahaya dikonsumsi.

Kelarutan bioplastik mengalami peningkatan persentase seiring bertambahnya konsentrasi ekstrak kulit manggis. Hal ini dipengaruhi oleh kandungan amilopektin yang terdapat pati memiliki cabang hal ini yang menyebabkan ikatan yang terbentuk mudah lepas. Selain itu amilopektin memiliki sifat amorf yang menyebabkan adanya ruang kosong sehingga kemungkinan untuk berikatan dengan air semakin besar dan mudah berikatan. Putra, dkk (2019), bioplastik dari pati ubi kayu dengan penambahan ekstrak kulit buah naga menunjukkan hasil pengukuran penyerapan air yang semakin besar dengan penambahan konsentrasi ekstrak buah naga.

Hasil Penelitian Putra (2019), menunjukkan nilai rata-rata kelarutan bioplastik yaitu dari 34,22-80,18 % serta penelitian Krisna (2013), yaitu 14,46-21,06 % yang menggunakan pati kacang merah tanpa penambahan ekstrak warna. Sedangkan pada penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata kelarutan bioplastik dari pati bonggol pisang kepek yaitu 4,43-20,4 %.

b. Uji Degradasi

Salah satu sifat penting pada bioplastik adalah kemampuan untuk terdegradasi secara alami oleh mikroorganisme dalam tanah. Kemampuan terdegradasi atau terurai pada plastik sangat dipengaruhi oleh bahan dasar


pembuatannya. Plastik yang terbuat dari bahan alami memiliki kemampuan terurai lebih cepat dibandingkan plastik dari bahan sintetik (Conowanti, 2014).

Mikroorganisme dalam tanah seperti bakteri *pseudomonas aeruginosa* akan mendegradasi bioplastik dengan cara memutus rantai polimer menjadi monomer-monomernya melalui enzim yang dihasilkan dari bakteri tersebut. Proses tersebut akan menghasilkan senyawa-senyawa asam amino, asam laktat, gula, alkohol, vitamin, protein serta senyawa organik lainnya yang aman terhadap lingkungan (Morais, 2016).

Kemampuan degradasi bioplastik ditunjukkan dengan banyaknya berat plastik yang hilang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bioplastik dengan 35 % ekstrak kulit manggis memiliki nilai bobot plastik yang hilang paling kecil yaitu 4,1 % selama 30 hari dengan pengecekan setiap 10 hari. Sedangkan nilai bobot plastik yang hilang paling besar pada 0 % yaitu sebesar 19 %. Hal ini disebabkan komposisi bioplastik pada 35 % lebih besar sehingga kemampuan terdegradasi semakin lambat karena memiliki struktur yang lebih sulit dipecah oleh mikroorganisme. Menurut standar internasional lamanya bioplastik terdegradasi membutuhkan waktu 60 hari untuk terurai secara keseluruhan (100 %) (Conowanti, 2014).

c. Kuat Tarik

Pengujian secara mekanik juga perlu dilakukan dalam pengukuran kekuatan tarik pada *bioplastik*. Secara spesifik kuat tarik menunjukkan kemampuan maksimum bioplastik yang dicapai dalam bertahan sebelum putus



Gambar 4.1. Hubungan antara Kuat Tarik dan Konsentrasi Pewarna

Hasil analisis (Grafik 4.3) menunjukkan bahwa nilai rata-rata kuat tarik bioplastik yaitu 58,236 N/mm² pada bioplastik tanpa ekstrak kulit manggis, 76,936 N/mm² pada konsentrasi 25 %, 48,405 N/mm² pada konsentrasi 30 % serta 49,452 N/mm² pada konsentrasi 35 %. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh penambahan ekstrak kulit manggis dengan konsentrasi 25 % memiliki nilai kuat tarik yang paling besar. Hasil penelitian yang diperoleh hampir sama pada penelitian Putra, dkk (2019), bioplastik dengan penambahan ekstrak kulit buah naga memiliki nilai kuat tarik paling besar pada konsentrasi 25 %.


Kuat tarik menurut standar plastik biodegradabel yaitu sebesar 10-100 Mpa atau > 0,35 N/mm², berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan nilai kuat tarik bioplastik dari masing-masing konsentrasi memenuhi standar.

d. Persen Pemanjangan

Pemanjangan (elongasi) merupakan perubahan panjang maksimum saat terjadi peregangan hingga plastik terputus. Nilai elongasi suatu plastik menentukan

elastisitas plastik, plastik dengan nilai elongasi yang rendah memiliki sifat yang rapuh dan mudah sobek. Nilai perubahan panjang dapat dilihat saat sampel robek.

Elastisitas bioplastik disebabkan semakin menurunnya jarak ikatan antar molekulnya, sehingga titik jenuh telah melampaui yang menyebabkan molekul molekul pemplastis menurunkan gaya intermolekul antar rantai akibatnya gerakan rantai lebih bebas sehingga fleksibilitas mengalami peningkatan. Menurut Nafiyanto (2019), bioplastik dari bonggol pisang kepok dengan penambahan gliserol menunjukkan nilai elongasi yang lebih besar dibandingkan tanpa gliserol.




Gambar 4.2. Hubungan antara Persen Pemanjangan dan Konsentrasi Pewarna


Berdasarkan hasil pada penelitian (Gambar 4.2) persen pemanjangan mengalami peningkatan pada konsentrasi 35 % yaitu sebesar 22,83 % . Menurut nilai minum standar ASTM bioplastik dengan penambahan konsentrasi pewarna 35 % memenuhi standar yaitu 21-220 % . Penelitian (Putra, dkk 2019), penambahan 25 % ekstrak kulit buah naga menunjukkan nilai elongasi 3,55 % .

e. Analisis Gugus Fungsi

Bioplastik hasil penelitian dianalisis menggunakan FTIR-ATR untuk mengetahui komponen penyusun *bioplastik*. Berikut adalah hasil identifikasi FTIR-ATR *bioplastik*



Gambar 4.3. Spektrum FTIR-ATR-FTIR Bioplastik 0 %



Gambar 4.4. Spektrum FTIR-ATR Bioplastik 35 %

Hasil pengukuran spektrum FTIR menunjukkan informasi struktur bioplastik dari pati bonggol pisang kepek dengan penambahan ekstrak warna dan tanpa penambahan ekstrak warna. (Gambar 4.3) menunjukkan bioplastik dari bonggol

pisang tanpa penambahan ekstrak warna kulit manggis menghasilkan serapan pada daerah 3276,25 cm^{-1} yang menunjukkan adanya gugus $-\text{OH}$.

Gugus fungsi C-H ditunjukkan pada daerah serapan 2921,76 cm^{-1} pada bioplastik tanpa ekstrak warna sedangkan pada bioplastik dengan penambahan ekstrak warna ditunjukkan pada daerah 2925,77 cm^{-1} . Gugus C-O (alkohol) ditunjukkan pada puncak 1249,80 cm^{-1} , 1150,38 serta diperkuat pada puncak 1077,11 cm^{-1} dan pada gambar b C-O (alkohol) ditunjukkan pada puncak 1245,66 cm^{-1} , 1206,11 cm^{-1} serta pada puncak 1150,38 cm^{-1} .

Gambar 4.3 menunjukkan pada puncak 1636,10 cm^{-1} menunjukkan gugus NH dan gugus C=O pada puncak 1551,87 cm^{-1} , sedangkan pada (Gambar 4.4) gugus C=O ditunjukkan pada puncak 1556,42 cm^{-1} , gugus NH di tunjukkan pada puncak 1636,69 cm^{-1} . Hasil karakteristik yang diperoleh menunjukkan hasil bioplastik yang telah disintesis memiliki nilai panjang gelombang yang mirip dengan bahan baku penyusunnya. Pembahan ekstrak kulit buah manggis tidak menunjukkan terbentuknya gugus fungsi yang baru. Menurut Marbun (2012), proses pembuatan bioplastik pati-kitosan dan zat aditif merupakan proses *blending* secara fisika. Hal ini berarti tidak ada reaksi kimia antara pati-kitosan dan zat aditif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah variasi konsentrasi ekstrak kulit buah manggis pada bioplastik bonggol pisang kepok yaitu % ketahanan air semakin menurun dengan penambahan konsentrasi ekstrak kulit manggis. Nilai kuat tarik tertinggi pada konsentrasi 25 % yaitu 48,405 N/mm², % perpanjangan tertinggi pada konsentrasi 35 % yaitu 22,83 %, kemampuan terdegradasi paling cepat pada konsentrasi 0 % yaitu 10,1 % dan berdasarkan analisis FTIR-ATR bioplastik dengan dan tanpa penambahan ekstrak kulit buah manggis menunjukkan pola intensitas yang sama.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah dilakukan pengujian ketahanan terhadap pelarut asam dan basa karena dalam kehidupan sehari-hari plastik sering berinteraksi dengan berbagai jenis larutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Al Karim

Abdullah, Bin Muhammad bin Abdurrahman Bin ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2009.

Afif, Nanik, Sri. "Pembuatan Dan Karakterisasi Bioplastik Dari Biji Alpukat-Kitosan Dengan Plasticizer Sorbitol" *Indonesian Journal Of Chemical Science* 7, no. 2 (2018): h. 102-109.

Anggraini, Novelina, Endo. "Plastik Biodegradable Dengan Indikator Warna Dari Ekstrak Daun Dan Buah Tanaman Pucuk Merah Sebagai *Smart Packaging*" *Seminar Nasional Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia*. h. 1039-1058.

Artika, Mila Putri & Alimin Mahyudin. "Pengaruh Presentase Serat Pinang Terhadap Sifat Mekanik Dan Biodegradabilitas Komposit Polipropilen Dengan Penambahan Pati Pisang" *Fisika Unand* 8, no. 2 (2019): h. 158-163

Asngad, Resky, Nurul. "Pemanfaatan Kombinasi Kulit Kacang Dengan Bonggol Pisang Dan Biji Nangka Untuk Pembuatan Plastik Biodegradable Dengan Penambahan Gliserol" *Bioeksperimen* 4, no. 1 (2018): h. 11-19.

Darni, Yuli & Herti "Studi Pembuatan Dan Karakteristik Sifat Mekanik Dan Hidrofobitas Bioplastik Dari Pati Jagung Dengan Penambahan Kitosan Dan Pemplastis Gliserol" *Prosiding: Teknik Kimia* 7, no.4 (2010): h. 190-195.

Farida, Rita & Fithri "Ekstraksi Antosianin Limbah Kulit Manggis Metode *Microwave Assited Extraction*" *Pangan dan Agroindustri* 3, no. 2 (2015): h. 362-373.

Hambali, Mayasari, Noermansyah. "Ekstraksi Antosianin Dari Ubi Jalar Dengan Variasi Konsentrasi Solven Dan Lama Waktu Ekstraksi" *Teknik Kimia* 20, no. 2 (2014): h. 25-35.

Harnanik, Renny, Asep. "Karakteristik Tepung Pisdang Gedah Dan Aplikasinya Pembuatan Kue Kering" *Prosiding Seminar Nasional I Hasil Litbangyasa Industri*. h. 90-98.

Handayani, P.A "Pemanfaatan Kulit Buah Naga Sebagai Pewarna Alami Pengganti Pewarna Sintetik" *Bahan Alam Terbarukan* 1, no.2 (2012):h. 19-24

Hardjono, Profiyanti, Dita, Vivi "Pengaruh Penambahan Asam Sitrat Terhadap Karakteristik Film Plastik Biodegradable Dari Pati Kulit Pisang Kepok (*Musa acuminata balbisiana*)" *Bahan Alam Terbarukan* 5, no. 1 (2016): h. 22-28.

Hayati, Budi, Hermawan. "Konsentrasi Total Senyawa Antosianin Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabridaffa*. L): Pengaruh Temperature Dan pH" *Kimia* 6, no. 2 (2012): h. 138-147.


- Hendrawati, Dewi, Santosa. "Karakterisasi Biodegradable Foam Dari Pati Sagu Termodifikasi Dengan Kitosan Sebagai Aditif" *Teknik Kimia Lingkungan* 3, no. 1 (2019): h. 47-52.
- Inayati, Damar, Maudy. "Effect Of Glycerol Concentration On Mechanical Characteristics Of Biodegradable Plastic From Rice Straw Cellulose" *AIP* (2019): h. 1-7.
- Karnjanawipagul, P.W "Analysis Of β -carotene in Carrot By Spectrophotometry" *Pharmaceutical Science* 37, no. 1(2010): h. 8-16
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an, 2013.
- Kusbandari, Aprilia. "Analisis Kualitatif Kandungan Sakarida Dalam Tepung Dan Pati Umbi Ganyong (*Canna edulis* Ker.)" *Pharmaciana* 5, no. 1 (2015): h. 35-42.
- Lestario, Rahayuni, Timotius. "Kandungan Antosianin Dan Identifikasi Antosianidin Dari Kulit Buah Jenetri (*Alaocercus Angustifolius Blume*)" *Agritech* 31, no. 2 (2011): h. 91-101.
- Morais C. A. de Rosso "Anthocyanin as Inflammatory Modulators And The Role Of The Gut Microbiota" *Nutritional biochemistry* 33, no.1 (2016):h. 1-7
- Mukhriani. "Ekstraksi, Pemisahan Senyawa dan Identifikasi Senyawa Aktif". *Jurnal Kesehatan* 7, no. 2 (2014): h. 361-36
- Mukti, D. "Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Pare (*Momordica charantia* L) terhadap *Streptococcus mutans* Penyebab Karies Gigi". *Skripsi, Universitas Pakuan Bogor*, 2010.
- Nafianto, Indra. "Pembuatan *Plastic Biodegradable* Dari Limbah Bonggol Pisang Kepok Dengan *Plasticizer* Gliserol Dari Minyak Jelantah Dan Komposit Kitosan Dari Limbah Cangkang Bekicot (*Achatina Fullica*)" *Intragrated Lab Journal* 7, no. 1 (2019): h. 75-89.
- Nisah, Khairun. "Study Pengaruh Kandungan Amilosa Dan Amilopektin Umbi-Umbian Terhadap Karakteristik Fisik Plastik Biodegradable Dengan Plastizicer Gliserol" *Biotik* 5, no.2 (2017): h. 106-113.
- Priska, Peni, Carvallo, Ngapa. "Antosianin dan Pemanfaatannya" *Cakra Kimia* 6, no. 2 (2018): h. 79-97.
- Putra, Bogoriani, Diantariani, sumadewi. "Ekstraksi Zat Warna Alam Dari Bonggol Tanaman Pisang (*Musa paradisiaca* L.) Dengan Metode Maserasi, Refluks Dan Sokletasi" *Kimia* 8, no. 1 (2014): h. 113-119.
- Putra, Endo Febri Dani, dkk. "Effect Of Dragon Fruit Skin Extract (*Hylocereus Costaricensis*) On Bio-Plastic Physical And Mechanical Properties Of Cassava Starch And Polyvinyl Alcohol" *Earth And Environmental Science* (2019): h. 1-8.
- Ramadani, Sri "Pemanfaatan Pati Batang Ubi Kayu dan Pati Ubi Kayu Untuk Bahan Baku Alternatif Pembuatan Plastik *Biodegradable*" *Teknologi Kimia Unimal* 8, no.1 (2019):h. 26-35

- Rekso, Gatot Trimulyadi & Aloma Karo Karo. "Karakterisasi Kopolimerisasi Radiasi Pati Dan Asam Akrilat Sebagai Bahan Pelapis Pupuk" *Sains Materi Indonesia* 15, no. 1 (2013): h. 45-50.
- Samber, Loretha Natalia, Haryono Semangun, Budi "Karakteristik Antosianin sebagai Pewarna Alami" *Prosiding Kimia* (2018): h. 1-4.
- Saragih, Bernatal. "Analisis Mutu Tepung Bonggol Pisang Dari Berbagai Varietas Dan Umur Panen Yang Berbeda" *TIBBS Teknologi Boga dan Busana* 9, no.1 (2013): h. 1-13.
- Sari, Sumada, Ajiz, Fajarriani. "Atsiri Oil Production Of Tobacco Leaves By Water Distillation Method" *Scientific and Technology Research* 7, no. 2 (2018): h. 100-103
- Solikhin, Prasetyo, Buchori. "Pembuatan Bioethanol Hasil Hidrolisa Bonggol Pisang Dengan Fermentasi Menggunakan *Saccaromycess Cereviciae*" *Teknologi Kimia dan Industri* 1, no. 1 (2012): h. 124-125.
- Sulistiyani, M. "Spektroskopi Fourier Transform Infra Red Metode Reflektansi (Atr-Ftir) Pada Optimasi Pengukuran Spektrum Vibrasi Vitamin C". *TEMAPELA* 1, no. 2 (2018): h. 39-43.
- Sumartono, Fitri, Reni, Wulan, Dea. "Sintesis Dan Karakterisasi Bioplastik Berbasis alang-alang (*Imperata cylindrica* L.) Dengan Penambahan Kitosan, Gliserol Dan Asam Oleat" *Pelita* 10, no. 2 (2015): h. 13-25.
- Suseno dan Firdausi. "Rancang Bangun Spektroskopi FTIR (Fourier Transform Infrared) untuk Penentuan Kualitas Susu Sapi". *Berkala Fisika* 11, no. 1 (2008): h. 23-28.
- Suyanti & Ahmad Supriyadi. *Pisang, Budidaya, pengolahan dan Prospek Pasar*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2008.
- Suzery, Lestari, Cahyono. "Penentuan Total Anosianin Dari Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) Dengan Mtode Maserasi dan Sokshletasi" *Sains & Matematika* 18, no. 1 (2010): h. 1-6.
- Thomson, Gauthier, M.Islam. "The Application Of New Method Of Fourier Transform Infraredspectroscopy To The Analysis Of Burned Bone" *Archaeological Science* 36, no. 3 (2009): h. 910-914.
- Verawati, V., Nofiandi, D., & Petmawati, P "Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap Kadar Fenolat Total Dan Aktivitas Antioksidan Daun Salam (*Syzygium polyanthum* (Wight) Walp.)". *Jurnal Katalisator*, 2, no. 2(2017):h. 53. <https://doi.org/10.22216/jk.v2i2.1744>
- Warisno & Kres. *Kulit Manggis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Wiganti, Dyan, dan Ryan Radix Rahardian. "Penetapan Standarisasi Non Spesifik Ekstrak Etanol Hasil Perkolasi Umbi Bawang Dayak (*Eleutherine palmifolia* (L.) Merr)". *Jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik* 15, no.2 (2018): h. 36-40.

- Winingsih, Mursyida, O.Suprijana. "Penggunaan FTIR-ATR ZnSe Untuk Penetapan Kadar Kuersetin Dalam Teh Hitam (*Camellia sinesis L.*)" *Pharmaceutical Science and Technology* 5, no. 1 (2016): h. 47-53.
- Zuhra, Hasan, Nasir. "Pembuatan Plastik *Biodradable* Dari Kitosan , Pati Bonggol Pisang (*musa paradidisiaca, L*) Dan Minyak Jarak (Castor Oil)" *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia* 2, no. 3 (2017): h. 173-182.



LAMPIRAN 1 : DIAGRAM ALIR PENELITIAN



LAMPIRAN 2 : 1. Dokumentasi Penelitian Pembuatan Pati

Endapan Bonggol Pisang



Pati Bonggol Pisang

LAMPIRAN 2 : 2. Dokumentasi Penelitian Ekstraksi Kulit Buah Manggis

Serbuk kulit manggis



Ekstrak kental kulit manggis

LAMPIRAN 2 : 3. Dokumentasi Penelitian Pembuatan Bioplastik

Bioplastik

LAMPIRAN 3 : Analisis Data Kandungan Pati

Diketahui:

$$\text{Massa bonggol pisang (basah) (a)} = 1000 \text{ gr}$$

$$\text{Massa pati (kering) (b)} = 153,1338 \text{ gr}$$

$$\text{Kadar air pada bonggol pisang (c)} = 86 \%$$

Ditanyakan:

$$\text{Kandungan pati (\%)} = \dots?$$

Penyelesaian:

$$\begin{aligned} \text{Massa air dalam bonggol pisang (d)} &= a \times c \\ &= 1000 \text{ gr} \times 86 \% \\ &= 860 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi massa air bonggol pisang basah adalah 860 gram.

$$\begin{aligned} \text{Massa bonggol pisang kering (e)} &= a - d \\ &= 1000 \text{ gr} - 860 \text{ gr} \\ &= 140 \text{ gr} \end{aligned}$$

Jadi, massa bonggol pisang kering adalah 140 gram.

Karena bonggol pisang tidak dapat diblender jika tidak ditambahkan air, maka bonggol pisang ditambahkan air sebanyak 2 kali lipat dari massa bonggol pisang awal, sehingga:

$$\begin{aligned} \text{Massa bonggol pisang kering} &= \frac{\text{Massa bonggol pisang kering}}{2} \\ &= \frac{140 \text{ gram}}{2} \\ &= 70 \text{ gram} \end{aligned}$$

Jadi, massa total bonggol pisang kering adalah 70 gram.

LAMPIRAN 3 : Analisis Data Konsentrasi Ekstrak Kulit Manggis

Diketahui:

$$V = 50 \text{ mL}$$

1. Konsentrasi Ekstrak Kulit Manggis 25 % (% b/v)

$$\frac{25}{100} = \frac{b}{100}$$

$$b = 12,5 \text{ gr}$$

2. Konsentrasi Ekstrak Kulit Manggis 30 % (% b/v)

$$\frac{30}{100} = \frac{b}{100}$$

$$b = 15 \text{ gr}$$

3. Konsentrasi Ekstrak Kulit Manggis 30 % (% b/v)

$$\frac{35}{100} = \frac{b}{100}$$

$$b = 17,5 \text{ gr}$$



LAMPIRAN 3 : Analisis Data Daya Serap Air *Bioplastik*

a. Bioplastik 0 %

$$0 \% (1) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,12 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 4 \%$$

$$(2) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,16 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 5,3 \%$$

$$(3) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,12 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 4 \%$$

Rata-rata daya serap air konsentrasi 0 % adalah 4,43 %

% Ketahanan = 100 % - % daya serap air = 100 % - 4,43 % = 95,56 %

b. Bioplastik 25 %

$$25 \% (1) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,18 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 6 \%$$

$$(2) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,23 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 7,6 \%$$

$$(3) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,24 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 8 \%$$

Rata-rata daya serap air konsentrasi 25 % adalah 7,2 %

% Ketahanan = 100 % - % daya serap air = 100 % - 7,2 % = 92,8 %

c. Bioplastik 30 %

$$30 \% (1) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,42 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 14 \%$$

$$(2) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,44 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 14,6 \%$$

$$(3) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,45 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 15 \%$$

Rata-rata daya serap air konsentrasi 30 % adalah 14,5 %

% Ketahanan = 100 % - % daya serap air = 100 % - 14,5 % = 85,46 %

d. Bioplastik 35 %

$$35 \% (1) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,68 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 22,6 \%$$

$$(2) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,47 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 15,6 \%$$

$$(3) = \frac{\text{Bobot Akhir} - \text{Bobot Awal}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{3,69 - 3,00}{3,00} \times 100 \% = 23 \%$$

Rata-rata daya serap air konsentrasi 35 % adalah 20,4 %

% Ketahanan = 100 % - % daya serap air = 100 % - 20,4 % = 79,6 %



LAMPIRAN 3 : Analisis Data Uji Biodegradasi

a. Bioplastik 30 %

$$\text{Hari Ke (10)} = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,43 - 5,37}{5,43} \times 100 \% = 1,1 \%$$

$$(20) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,43 - 5,11}{5,43} \times 100 \% = 5,8 \%$$

$$(30) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,43 - 5,03}{5,54} \times 100 \% = 7,3 \%$$

b. Bioplastik 35 %

$$\text{Hari Ke (10)} = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,59 - 5,51}{5,59} \times 100 \% = 1,4 \%$$

$$(20) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,59 - 5,40}{5,59} \times 100 \% = 3,3 \%$$

$$(30) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,59 - 5,36}{5,59} \times 100 \% = 4,1 \%$$

c. Bioplastik 0 %

$$\text{Hari Ke (10)} = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,73 - 5,17}{5,73} \times 100 \% = 9,7 \%$$

$$(20) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,73 - 4,98}{5,73} \times 100 \% = 13 \%$$

$$(30) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,73 - 4,62}{5,73} \times 100 \% = 19 \%$$

d. Bioplastik 25 %

$$\text{Hari Ke (10)} = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,82 - 5,51}{5,82} \times 100 \% = 3 \%$$


$$(20) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,82 - 5,40}{5,82} \times 100 \% = 6,8 \%$$

$$(30) = \frac{\text{Bobot Awal} - \text{Bobot Akhir}}{\text{Bobot Awal}} \times 100 \% = \frac{5,82 - 5,36}{5,82} \times 100 \% = 10,1 \%$$

LAMPIRAN 4: Hasil Uji Kuat Tarik Dan Persen Pemanjangan

a. Bioplastik 0%


LAPORAN PENGUJIAN
Nomor : 2.08348/LU-BBIHP/X/2020



Nomor Analisis : P. 8199
 Tanggal Penerimaan : 22 September 2020
 Nama Pelanggan : Rima Melani
 Alamat : UIN Alauddin
 Nama Contoh : Bioplastik
 Keterangan Contoh : Kode 1389.1963.1; Keadaan Contoh Baik, Sampel 0%, Untuk Analisis Fisika
 Pengambilan Contoh : -
 Berita Acara : -
 Tanggal Analisis : 22 September 2020
 Tanggal Penerbitan : 07 Oktober 2020

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 6,4523 Duplo : 7,1949 Rata-Rata : 6,8236	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 21,83 Duplo : 23,84 Rata-Rata : 22,83	IK-MT-30.71


 Wakil Manajer Teknis 1,

 Sr. SARKIYAH

b. Bioplastik 25 %

LAPORAN PENGUJIAN
Nomor : 2.08349/LU-BBIHP/X/2020


Nomor Analisis : P. 8200
 Tanggal Penerimaan : 22 September 2020
 Nama Pelanggan : Rima Melani
 Alamat : UIN Alauddin
 Nama Contoh : Bioplastik
 Keterangan Contoh : Kode 1389.1963.2, Keadaan Contoh Baik, Sampel 25%, Untuk Analisis Fisika
 Pengambilan Contoh : -
 Berita Acara : -
 Tanggal Analisis : 22 September 2020
 Tanggal Penerbitan : 07 Oktober 2020



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 10,5772 Duplo : 4,8100 Rata-Rata : 7,6936	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 6,28 Duplo : 15,20 Rata-Rata : 10,73	IK-MT-30.71

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Wakil Manajer Teknis 1,

ST. SARKIYAH

c. Bioplastik 30 %


LAPORAN PENGUJIAN
Nomor : 2.08350/LU-BBIHPX/2020



Nomor Analisis : P. 8201
Tanggal Penerimaan : 22 September 2020
Nama Pelanggan : Rima Melani
Alamat : UIN Alauddin
Nama Contoh : Bioplastik
Keterangan Contoh : Kode 1389.1963.3, Keadaan Contoh Baik, Sampel 30%, Untuk Analisis Fisika
Pengambilan Contoh : -
Berita Acara : -
Tanggal Analisis : 22 September 2020
Tanggal Penerbitan : 07 Oktober 2020

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 4,8589 Duplo : 4,8220 Rata-Rata : 4,8405	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 14,85 Duplo : 22,69 Rata-Rata : 18,77	IK-MT-30.71


Wakil Manajer Teknis 1,

St. SARKIYAH


d. Bioplastik 35 %


LAPORAN PENGUJIAN
Nomor : 2.08351/LU-BBIHP/X/2020

Nomor Analisis : P. 8202
 Tanggal Penerimaan : 22 September 2020
 Nama Pelanggan : Rima Melani
 Alamat : UIN Alauddin
 Nama Contoh : Bioplastik
 Keterangan Contoh : Kode 1389.1963.4, Keadaan Contoh Baik, Sampel 35%, Untuk Analisis Fisika
 Pengambilan Contoh : -
 Berita Acara : -
 Tanggal Analisis : 22 September 2020
 Tanggal Penerbitan : 07 Oktober 2020

Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 4,5377 Duplo : 5,3528 Rata-Rata: 4,9452	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 24,17 Duplo : 8,19 Rata-Rata: 16,18	IK-MT-30.71

Wakil Manajer Teknis 1,

 St. SARKIYAH

LAMPIRAN 5 : Hasil Uji Gugus Fungsi Pati Bonggol Pisang

RIWAYAT HIDUP



Rima Melani S lahir pada tanggal 13 Maret 1997 di kab. Jeneponto. Penulis merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara dari pasangan Syafruddin dan Basma M. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SD Inpres Bontosunggu Kota No. 200 tahun 2010. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Binamu dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Binamu dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan pendidikan S1 ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi sains kimia. Penulis pernah menjadi pengurus HMJ-Kimia periode 2017-2018.