

**PENGARUH KETEBALAN MEDIUM TERHADAP  
KOEFSIEN ABSORPSI PAPAN AKUSTIK  
BERBAHAN DASAR BATANG KELOR  
(*Moringa Oleifer Lam*)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**FITRIA JASMAN**  
**60400117036**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Jasman  
NIM : 60400117036  
Tempat/Tgl. Lahir : Kolai, 05 Juli 1999  
Jurusan : Fisika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl.H.Muh.Yasin Limpo No. 36 (Fotocofy Jasriah Maspul)  
Judul Skripsi : Pengaruh Ketebalan Medium Terhadap Koefisien  
Absorpsi Papan Akustik Berbahan Dasar Batang Kelor  
(*Moringa Oleifer Lam*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2021  
Penyusun,



Fitria Jasman

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Ketebalan Medium Terhadap Koefisien Absorpsi Papan Akustik Berbahan Dasar Batang Kelor (*Moringa Oleifer Lam*)” yang disusun oleh **Fitria Jasman** Nim: **60400117036** mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal **13 Agustus 2021 M**, bertepatan dengan **4 Muharram 1443 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Samata, **13 Agustus 2021 M.**  
**4 Muharram 1443 H.**

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.(.....)	
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L, S.Si., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd  
NIP. 197104132000031001

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin, zat yang menurunkan Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hambanya dan dengan hidayahnya jugalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Ketebalan Medium Terhadap Koefisien Absorpsi Papan Akustik Berbahan Dasar Batang Kelor (*Moringa Oleifer Lam*)**". Shalawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang merupakan *Rahmatan Lil Aalamiin* yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah menuju kepada peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya, dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari tantangan dan hambatan. Namun berkat kerja keras dan motivasi dari pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tuaku, **Alm. Jasman** dan **Norma** yang telah memberikan dukungan luar biasa kepada penulis, senantiasa berdoa untuk penulis hingga sampai ketahap ini. Kepada saudara-saudaraku yang sangat aku sayangi yaitu **Suharman, Suharmin, Surahman, S.Pd, Jasriah Jasman, S.Pd., M.Pd, Abdullah Jasman dan Najia Amatillah** yang senantiasa memberi perhatian, kasih sayang dan semangat kepada

penulis. Penulis juga meenyampaikan banyak terimakasih atas bantuan dan motivasi yang diberikan oleh pihak lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis hanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Hamdan Juhanis MA, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberi kesempatan kepada penulis sehingga dapat mengikuti pendidikan di UIN Alauddin Makassar periode 2019-2023.
2. Bapak **Prof Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar periode 2019-2023.
3. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membantu selama masa studi.
4. Bapak **Muh. Said L, M.Si., M.Pd.** sebagai Sekretaris Jurusan sekaligus Pembimbing II dan Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi saran, nasehat serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D**, selaku Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, saran, nasehat dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis** selaku Penguji I yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji penulis dan memberi saran serta masukan kepada penulis.

7. Ibu **Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag.** selaku Penguji II yaitu Penguji Agama yang telah menyempatkan waktunya untuk menguji penulis dan memberi saran serta masukan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu **Dosen Fisika beserta para staf Jurusan Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar yang telah membekali dan memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini
9. Bapak **Munim, S.T., M.T.**, selaku Laboran Fisika Dasar yang sangat membantu penulis untuk berkenan meminjamkan alat yang dibutuhkan penulis.
10. **Segenap Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, terimakasih banyak atas semua bantuannya.
11. Bapak **Heru Arisandi, ST**, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan sampel penelitian penulis di Universitas Hasanuddin.
12. **Adam Maulana**, terima kasih atas waktunya yang selalu menemani dalam pengerjaan skripsi ini sampai selesai dan selalu memberikan motivasi kepada saya selama menyelesaikan skripsi ini.
13. **Ahriani, Anita Purnamasari, Siti Asyiqah Azizah Ilham, Fahriani**, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2017 (**INTENS17AS**), dari sejak menginjakkan kaki di Jurusan Fisika, mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberi dukungan dan dorongan kepada penulis.
14. **Reni Angraeni, Vita, dan Zahra** yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

15. Sahabat tercinta **Yusriani, Irwana Safitri, dan Ahriani** yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Dari kalian penulis belajar tentang sebuah makna dan arti sebuah kebersamaan, pertemanan, dan kehidupan. Terimakasih atas kekeluargaan yang dibangun selama ini dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis.
16. **Keluarga** yang telah banyak penulis susahkan dalam penyelesaian skripsi ini, kakak (**Jasriah Jasman, S.Pd., M.Pd**) yang seringkali penulis repotkan, yang senantiasa memberi semangat dan dukungan kepada penulis.
17. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang sudah sangat membantu penulis sampai sekarang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa hanya kepada Allah swt jualah penulis menyerahkan segalanya semoga kita semua mendapatkan curhan rahmat dan ridho-Nya, AAMIIN.

Samata, Agustus 2021

Penulis



Fitria Jasman

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 <i>Latar Belakang</i> .....	1
I.2 <i>Rumusan Masalah</i> .....	5
I.3 <i>Tujuan Penelitian</i> .....	5
I.4 <i>Ruang Lingkup Penelitian</i> .....	6
I.5 <i>Manfaat Penelitian</i> .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS</b>	
II.1 <i>Tanaman Kelor (Moringa Oleifer Lam)</i> .....	8
II.2 <i>Hukum Pemantulan Bunyi</i> .....	11
II.3 <i>Intensitas Bunyi</i> .....	17
II.4 <i>Koefisien Penyerapan Bunyi</i> .....	19
II.5 <i>Gelombang dan Frekuensi Bunyi</i> .....	22
II.6 <i>Dampak Kebisingan</i> .....	24
II.7 <i>Papan Akustik</i> .....	26
II.8 <i>Sound Level Meter</i> .....	29
II.9 <i>Perekat Resin Polyester</i> .....	33
II.10 <i>Integrasi Al-Quran yang Terkait dengan Penelitian</i> .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
III.1 <i>Waktu dan Tempat Penelitian</i> .....	38
III.2 <i>Alat dan Bahan Penelitian</i> .....	38
III.3 <i>Prosedur Kerja</i> .....	39

III.4 Tabel Penelitian .....	41
III.5 Bagan Alir Penelitian .....	44

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

IV.1 Hasil Penelitian .....	45
IV.2 Pembahasan .....	51


#### **BAB V KESIMPULAN**

V.1 Kesimpulan.....	57
V.2 Saran .....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	58
-----------------------------	----

<b>LAMPIRAN</b> .....	59
-----------------------	----

<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	86
----------------------------	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Komposisi Kimia Tanaman Kelor .....	9
Tabel 2.2 : Tingkat Intensitas Suara dari Berbagai Sumber (Nilai Representatif).....	18
Tabel 2.3 : Material dan Koefisien Serap .....	20
Tabel 2.4 : Klasifikasi Kelas Koefisien Absorpsi Berdasarkan Standar ISO 11654 .....	21
Tabel 2.5: Gangguan Pendengaran Akibat Kebisingan dan Parameter Percakapan dalam Kesehariannya.....	25
Tabel 2.6 : Tingkat Ketulian Menurut Ambang Pendengaran Telinga Manusia .....	26
Tabel 2.7 : Tingkat Bising Rata-Rata yang Biasa (Beberapa Diukur pada Jarak Tertentu dari sumber) .....	30
Tabel 3.1 : Pengukuran Koefisien Penyerapan Suara Menggunakan Sampel Cacahan Halus dengan Ketebalan yang berbeda-beda.....	41
Tabel 3.2 : Pengukuran Koefisien Penyerapan Suara Menggunakan Sampel Cacahan Kasar dengan Ketebalan yang Berbeda-beda .....	42
Tabel 4.1 : Hasil Penelitian Koefisien Absorpsi dengan Variasi Ketebalan dan Frekuensi untuk Cacahan Halus .....	49
Tabel 4.1 : Hasil Penelitian Koefisien Absorpsi dengan Variasi Ketebalan dan Frekuensi untuk Cacahan Kasar .....	50

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Pohon Kelor ( <i>Moringa Oleifer Lam</i> ) .....	8
Gambar 2.2 : Sifat Bunyi yang Mengenai bidang.....	13
Gambar 2.3 : Hukum Pemantulan.....	16
Gambar 2.4 : Peristiwa Penyerapan .....	20
Gambar 2.5 : Efek Kebisingan .....	24
Gambar 2.6 : Papan Akustik .....	27
Gambar 2.7 : Sound <i>Level Meter</i> .....	30
Gambar 2.8 : Resin <i>Polyester</i> .....	33
Gambar 3.1 : Rancangan Pengujian Koefisien Serap Bunyi.....	40
Gambar 4.1 : Sampel Cacahan Halus dengan Variasi Ketebalan (a) 0,70 cm, (b) 1,00 cm, dan (c) 1,20 cm.....	47
Gambar 4.2 : Sampel Cacahan Kasar dengan Variasi Ketebalan (a) 0,70 cm, (b) 1,00 cm, dan (c) 1,20 cm.....	47
Gambar 4.3 : Posisi Pengukuran Nilai Intensitas Bunyi Tanpa Sampel.....	48
Gambar 4.3 : Posisi Pengukuran Nilai Intensitas Bunyi pada Sampel .....	49

## ABSTRAK

**NAMA** : Fitria Jasman  
**NIM** : 60400117036  
**JUDUL** : **Pengaruh Ketebalan Medium Terhadap Koefisien Absorpsi Papan akustik Berbahan Dasar Batang Kelor (*Moringa Oleifer Lam*)**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketebalan terhadap koefisien absorpsi papan akustik berbahan dasar batang kelor (*Moringa Oleifer Lam*). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah membuat papan akustik dengan dua jenis sampel yaitu sampel cacahan halus dan sampel cacahan kasar dengan ketebalan 0,70 cm, 1,00 cm dan 1,20 cm, serta mengukur koefisien absorpsi dengan variasi ketebalan papan akustik. Besarnya nilai frekuensi yang digunakan yaitu 300 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 900 Hz, 1000 Hz dan 3000 Hz. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien penyerapan bunyi material akustik dengan variasi ketebalan menunjukkan bahwa pada sampel cacahan halus maupun cacahan kasar berpengaruh terhadap bertambahnya ketebalan suatu sampel, dimana semakin tebal suatu sampel maka nilai koefisien absorpsinya semakin rendah. Nilai koefisien penyerapan bunyi yang memenuhi standar ISO untuk cacahan halus yaitu pada frekuensi 500 Hz dengan koefisien absorpsi 0,35, 0,30, dan 0,30 sedangkan untuk 900 Hz nilai koefisien absorpsinya 0,32, 0,26, dan 0,22. Nilai koefisien penyerapan bunyi yang memenuhi standar ISO untuk cacahan kasar yaitu pada frekuensi 300 Hz dengan koefisien absorpsi 0,20, 0,17, dan 0,19, untuk 500 Hz dengan koefisien absorpsi 0,34, 0,27, dan 0,30 sedangkan untuk 900 Hz nilai koefisien absorpsinya 0,32, 0,24, dan 0,20.

**Kata Kunci:** *Batang Kelor, Koefisien Absorpsi, Papan Akustik, Resin Polyester, Sound Level Meter.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**NAME** : Fitria Jasman  
**NIM** : 60400117036  
**TITLE** : *Effect of Thickness on Absorption Coefficient of Acoustic Boards Made from Moringa Oleifer (Moringa Oleifer Lam)*

---

---

*This study aims to determine the effect of thickness on the absorption coefficient of the acoustic board made from Moringa stems (Moringa Oleifer Lam). The method used in this research is to make an acoustic board with two types of samples, namely finely chopped samples and coarse chopped samples with a thickness of 0.70 cm, 1.00 cm and 1.20 cm, and measuring the absorption coefficient with variations in the thickness of the acoustic board. The frequency values used are 300 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 900 Hz, 1000 Hz and 3000 Hz. Based on the results of the study, it was found that the sound absorption coefficient of acoustic material with variations in thickness indicated that the finely chopped and coarsely chopped samples had an effect on increasing the thickness of a sample, where the thicker the sample, the lower the absorption coefficient value. That meets ISO standards sound absorption coefficient value for fine pieces is at a frequency of 500 Hz with an absorption coefficient of 0.35, 0.30, and 0, 019, for 500 Hz with absorption coefficients 0.34, 0.27, and 0.30 while for 900 Hz the absorption coefficient values are 0.32, 0.24, and 0.20.*

**Keywords:** *Moringa Rod, Absorption Coefficient, Acoustic Board, Polyester Resin, Sound Level Meter.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *1.1 Latar Belakang*

Di zaman modern ini penggunaan teknologi dibidang industri semakin bertambah dan menimbulkan efek kebisingan pada masyarakat sekitar. Masalah kebisingan ini merupakan masalah besar yang dihadapi masyarakat, terutama bagi warga perkotaan dengan aktifitas yang sangat ramai. Kebisingan dapat menimbulkan keresahan tersendiri pada sebagian orang, kebisingan juga dapat merusak kesehatan manusia seperti gangguan indra pendengaran. Dampak yang ditimbulkan dari kebisingan ini jika tidak ditangani dengan baik dan benar yaitu akan berpengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan di sekitar.

Berbagai bahan akustik dapat digunakan untuk mengontrol kebisingan. Bahan yang digunakan bisa berasal dari serat sintetis dan serat alam. Inilah mengapa para peneliti sangat prihatin tentang bagaimana memanfaatkan sepenuhnya limbah batang kelor sebagai bahan penyerap suara. Tujuan redaman suara adalah untuk membuat *prototife* untuk menjernihkan suara yang didengar dan mengurangi gema di dalam ruangan.

Di Indonesia terkhususnya Sulawesi Selatan sangat banyak dijumpai tanaman kelor (*Moringa Oleifera Lam*) di pekarangan rumah dan di pinggir-pinggir irigasi karena tumbuhan ini dapat hidup diberbagai daerah, dan tidak mengenal musim. Dikalangan masyarakat pada umumnya, buah dan daun dari tanaman ini sering dikonsumsi karena memiliki khasiat yang sangat banyak.

Pemanfaatan tanaman kelor tidak terbatas untuk dikonsumsi saja, melainkan dimanfaatkan pada beberapa bidang, seperti biji kelor dapat dimanfaatkan sebagai penjernih air.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Muh. Akbar tentang pembuatan papan akustik yang berjudul “Karakterisasi Papan Akustik dari Limbah Kulit Jagung dengan Perekat Lem Fox”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa koefisien absorpsi material akustik dengan variasi ketebalan yang berbeda-beda dengan menggunakan sampel cacahan halus dan hasil yang diperoleh tidak adanya pengaruh ketebalan sampel terhadap koefisien absorpsi, sedangkan untuk sampel cacahan kasar dan hasil yang diperoleh bahwa adanya pengaruh ketebalan sampel terhadap koefisien absorpsi pada frekuensi 1000 Hz dan 2000 Hz. Penunjukkan *Sound Level Meter* (SLM) pada frekuensi 500 Hz untuk sampel cacahan halus maupun kasar menunjukkan bahwa adanya pengaruh terhadap koefisien absorpsi bunyi material akustik. Jadi nilai koefisien absorpsi papan akustik dari limbah kulit jagung dengan perekat lem fox yaitu koefisien absorpsi rata-rata memenuhi standar ISO 11654 yaitu  $\alpha > 0,15$  pada frekuensi 1000 Hz, 2000 Hz dan 4000 Hz (Akbar, 2017).

Yani Puspitarini juga telah melakukan penelitian tentang pembuatan papan akustik yang berjudul “Koefisien Serap Bunyi Ampas Tebu sebagai Bahan Peredam Suara”. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai koefisien serap bunyi dari bahan ampas tebu memiliki nilai koefisien serap yang cukup baik. Jika ketebalan sampel 0,26 cm dan kerapatan 0,3 g/cm<sup>3</sup> yaitu diperoleh koefisien serap bunyi paling bagus optimum pada frekuensi 600 Hz. Sehingga kemampuan untuk

menipiskan suara berkurang dengan bertambahnya ketebalan bahan peredam, pada frekuensi 400 Hz, 500 Hz, dan 600 Hz (Puspitarini, 2014).

Penelitian lain dilakukan oleh Angger Kusuma Riza Pawestri, dkk dengan judul “Studi Karakteristik Komposit Sabut Kelapa dan Serat Daun Nanas sebagai Peredam Bunyi”. Hasil yang diperoleh menunjukkan 0,67 pada frekuensi 1600 Hz merupakan nilai koefisien absorpsi bunyi tertinggi pada penelitian tersebut sedangkan 0,030 dengan frekuensi 800 Hz merupakan nilai koefisien absorpsi terendah (Kusuma, 2018).

Hasniati Hasan, dkk telah melakukan penelitian tentang pembuatan papan akustik yang berjudul “Pengujian Kerapatan dan Kadar Air serta Pengujian Koefisien Absorpsi untuk Mengetahui Pengaruh Variasi Ketebalan dan Frekuensi terhadap Papan Akustik Berbahan Dasar Daun Pandan Duri”. Hasil yang diperoleh dari sampel tumbuk menunjukkan bahwa nilai koefisien absorpsi berkisar 0,005-0,288 dimana koefisien tertinggi berada pada frekuensi 4000 Hz dan untuk koefisien terendah yaitu pada frekuensi 125 Hz, sedangkan untuk sampel blender nilai koefisien berkisar 0,012-0,199 dimana koefisien tertinggi berada pada frekuensi 4000 Hz dan koefisien terendah berada pada frekuensi 2000 Hz (Hasan, 2019).

Rizka Septya juga telah melakukan penelitian yang berjudul “Uji Kinerja Penyerapan Bunyi Bahan Akustik dari Batang Talas dengan Variasi Bentuk dan Ketebalan Sampel menggunakan Tabung Resonansi”. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah nilai koefisien absorpsi bunyi yang paling efektif pada sampel A (irisian vertikal) dan bekerja pada frekuensi 4000 Hz dan pada frekuensi

4000 Hz diperoleh nilai koefisien penyerapan bunyi paling besar yaitu 1,403 (Septya, 2017).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan menggunakan sampel yang berbeda, dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien memiliki tingkat yang berbeda pada setiap sampel yang digunakan. Sehingga alasan peneliti memilih batang kelor sebagai bahan dasar dalam pembuatan papan akustik adalah karena batang kelor merupakan batang yang berongga sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan peredam suara serta ketersediaan batang kelor sangat banyak kita jumpai di Indonesia terkhususnya di Sulawesi Selatan. Tanaman kelor merupakan tanaman berongga dengan kandungan kadar abu 7,64%, *Acid Detergent Fiber* (ADF) 8,49%, *Neutral Detergent Fiber* (NDF) 11,4%, selulosa 4,01%, tanin 3,12 mg/g dan lignin 1,8% (Moyo dkk., 2011). Apabila suatu bahan memiliki kandungan selulosa, maka bahan tersebut baik digunakan sebagai peredam suara.

Merujuk dari fenomena yang terjadi sekarang menunjukkan semakin tingginya polusi suara (kebisingan). Salah satunya penyebabnya adalah kebisingan dari berbagai sumber bunyi yang tidak sehat sehingga lingkungan sekitarnya menjadi terganggu. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan upaya untuk mengurangi pencemaran suara tersebut dengan salah satunya meredam suara itu sendiri. Sehingga dibutuhkan produksi peredam suara yang berkualitas dan ramah lingkungan dengan bahan yang mudah didapatkan. Adapun penelitian yang telah dilakukan adalah pembuatan papan akustik sebagai bahan peredam suara. Pada penelitian-penelitian sebelumnya, pada dasarnya belum ada yang menggunakan

bahan dasar batang kelor, sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan pembaharuan dalam pembuatan papan akustik berbahan dasar batang kelor. Sebagaimana tumbuhan kelor sangat mudah didapatkan di wilayah Indonesia dengan penanaman dan pertumbuhannya yang cukup cepat sehingga mudah untuk dibudidayakan.

Berdasarkan informasi di atas, maka akan dilakukan penelitian “Pengaruh Ketebalan terhadap Koefisien Absorpsi Papan Akustik Berbahan Dasar Batang Kelor (*Moringa Oleifer Lam*)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai koefisien absorpsi dan pengaruh ketebalan terhadap koefisien absorpsi papan akustik berbahan dasar batang kelor untuk cacahan kasar dan cacahan halus. Penelitian ini menggunakan metode, yaitu pembuatan papan akustik dengan ketebalan yang berbeda terdiri dari 2 jenis sampel yaitu cacahan kasar dan cacahan halus.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ketebalan bahan terhadap koefisien absorpsi papan akustik berbahan dasar batang kelor untuk cacahan kasar dan cacahan halus?
2. Bagaimana nilai koefisien absorpsi untuk cacahan kasar dan cacahan halus pada batang kelor?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh ketebalan terhadap koefisien absorpsi papan akustik berbahan dasar batang kelor untuk cacahan kasar dan cacahan halus.
2. Mengetahui nilai koefisien absorpsi untuk cacahan kasar dan cacahan halus pada batang kelor.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini mengkaji sebagai berikut:

1. Bahan dasar dalam penelitian ini menggunakan batang kelor yang kering dalam bentuk cacahan halus dan cacahan kasar dengan menggunakan perekat resin *polyester*.
2. Ukuran cacahan kasar yaitu 20 mesh sedangkan untuk cacahan halus yaitu 40 mesh.
3. Frekuensi yang digunakan akan divariasikan yaitu 300 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 900 Hz, 1000 Hz dan 3000 Hz.
4. Variasi ketebalan sampel dari cacahan halus dan cacahan kasar yaitu 0,70 cm, 1,00 cm dan 1,20 cm.
5. Jarak antara sumber suara dengan sampel adalah 25 cm.
6. *Sound Level Meter* (SLM) diletakkan setelah sampel.
7. Menggunakan aplikasi *test tone generation* sebagai sumber bunyi.
8. Alat pendeteksi suara yang digunakan adalah *Sound Level Meter* (SLM).

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi.

Memberikan pemahaman terhadap pemanfaatan batang kelor sebagai bahan papan akustik dan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya.

2. Bagi masyarakat.

Memberi penambahan pengetahuan dan informasi terhadap masyarakat dalam pengelolaan limbah batang kelor.

3. Bagi instansi terkait.

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk memanfaatkan bahan batang kelor sebagai peredam suara yang lebih modern dalam upaya mengatasi polusi suara (kebisingan).



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### *II.1 Tanaman Kelor (Moringa Oleifera Lam)*

Pohon kelor (*Moringa Oleifera Lam*) merupakan tumbuhan dengan aktivitas antioksidan. Tumbuhan kelor ini sering disebut dengan “*Miracle Tree*” karena hampir semua bagian tumbuhan kelor sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan tumbuhan ini juga sudah dikenal luas sebagai tumbuhan obat (Haeria dkk., 2018).



Gambar 2.1: Pohon Kelor (*Moringa oleifera Lam*)  
Sumber: <https://www.google.com>

Kelor (*Moringa Oleifera Lam*) salah satu tanaman yang banyak dijumpai di Indonesia dan memiliki antioksidan tinggi untuk tubuh. Tumbuhan ini dapat hidup di berbagai daerah dan tidak mengenal musim dan memiliki banyak manfaat dan dapat diolah untuk dikonsumsi (Auliya dan Daniyatul, 2018).

Kelor merupakan tanaman yang sangat mudah ditemukan di Indonesia dan biasanya tumbuh sebagai tanaman penunjang di pekarangan, khususnya di wilayah non-metropolitan. Orang Sulawesi mengenalnya sebagai (kero, wori,

kelo, keloro dan ganggang kaju), (marongih) di Madura, (murong) di Aceh, (kelor) di suku Sunda dan Melayu, (kelo) di Ternary, (munggai) di Sumatera Barat dan (kawona) di Sumbawa (Purba, 2020).

Tabel 2.1: Komposisi Kimia Tanaman Kelor

<b>Komposisi</b>	<b>%</b>
Kadar Abu	7,64%,
<i>Acid Detergent Fiber (ADF)</i>	8,49%,
<i>Neutral Detergent Fiber (NDF)</i>	11,4%
Selulosa	4,01%
Tanin	3,12
Lignin	1,8%
Polifenol	2,02 %

(Moyo dkk., 2011)

Tanaman kelor merupakan pohon dengan tinggi mencapai 12 m dengan lebar 30 cm. Kayu tersebut merupakan jenis kayu yang halus dan kualitasnya lebih rendah. Daun tanaman kelor dengan bilah cacat kecil, berbentuk telur, sebesar ujung jari. Dengan daun berwarna hijau karamel hijau, bentuk bulat telur atau telur daun berubah, panjang 1-3 cm, lebar 4 mm sd 1 cm, ujung kasar, alas disesuaikan, tepi daun rata. Kulit akar rasanya tajam dan harum, di dalamnya berwarna kuning muda, garis-garis halus, betapapun cemerlang dan menyilang. Akar sebenarnya tidak keras, bentuknya sporadis, permukaan luar kulit agak kasar, permukaan bagian dalam agak liat, kayunya berwarna cerah bersahaja, atau krem berotot, umumnya terisolasi. Tanaman kelor tumbuh dengan baik hingga

ketinggian 1.000 m di atas permukaan laut di berbagai jenis tanah dapat menggabungkan tanah yang lumayan dengan pH tanah yang tidak sampai agak asam (Isnan, 2017).

Tumbuhan kelor memiliki tinggi batang 7-11 meter. Daun kelor berbentuk lonjong dengan ukuran majemuk kecil pada salah satu ekornya, dapat dibuat untuk sayur atau obat. Bunganya berwarna putih kekuningan dan kelopaknya berwarna hijau, bunga ini bermekaran sepanjang tahun. Moringa diketahui mengandung lebih dari 90 jenis suplemen sebagai nutrisi dasar, mineral, asam amino, anti penuaan dan pereda. (Agung et al., 2016)

Menurut *Integrated Taxonomic Information System* (2017), klasifikasi tanaman kelor sebagai berikut:

<i>Kingdom</i>	: <i>Plantae</i>
<i>Divisi</i>	: <i>Spermatophyta</i>
<i>Subdivisi</i>	: <i>Angiospermae</i>
<i>Class</i>	: <i>Dicotyledoneae</i>
<i>Ordo</i>	: <i>Brassicales</i>
<i>Familia</i>	: <i>Moringaceae</i>
<i>Genus</i>	: <i>Moringa</i>
<i>Spesies</i>	: <i>Moringa Oleifera Lamk</i>

Kelor di provinsi Sulawesi Tengah kebanyakan ditanam di pekarangan rumah dan di pinggir irigasi. Pohon kelor memiliki beberapa julukan antara lain *The Miracle Tree*, *Tree for Life*, dan *Amazing Tree*. Disebutkan kelor karena seluruh bagian pohon kelor memiliki manfaat yang besar mulai dari daun, buah,

biji, bunga, kulit batang dan batang hingga akarnya, sehingga tanaman ini dapat hidup di berbagai tanah, dan tidak diperlukan perawatan lebih lanjut (Sandi dkk., 2019).

Kelor merupakan tumbuhan perdu yang dapat tumbuh subur di daerah dataran tinggi dan dataran rendah hingga 700 meter di atas permukaan laut. Kelor dapat tumbuh di semua jenis tanah di daerah tropis dan subtropis, serta tahan musim kemarau, dengan toleransi kekeringan hingga enam bulan (Mendieta *et al.*, 2013).

Tanaman kelor (*Moringa Oleifer Lam*) merupakan salah satu tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Tumbuhan ini sudah dikenal luas dikalangan masyarakat karena tumbuhan ini dapat dijadikan sebagai tumbuhan obat dan dapat diolah untuk dikonsumsi. Tanaman kelor merupakan tanaman berongga dengan kandungan kadar abu 7,64%, *Acid Detergent Fiber* (ADF) 8,49%, *Neutral Detergent Fiber* (NDF) 11,4%, selulosa 4,01%, tanin 3,12 mg/g dan lignin 1,8% (Moyo dkk., 2011). Menurut Je Audibel (2009) dalam ulfayanti (2016) menyatakan bahwa ketika suatu bahan memiliki kandungan selulosa, maka bahan tersebut baik digunakan sebagai penyerap bunyi.

## **II.2 Hukum Pemantulan Bunyi**

Bunyi adalah gelombang longitudinal dalam suatu medium. Gelombang bunyi yang paling sederhana yaitu gelombang sinusoidal, yang dimana mempunyai frekuensi dari sekitar 20 sampai 20.000 Hz, yang dinamakan jangkauan yang dapat didengar oleh manusia. Gelombang yang tidak dapat

didengar oleh manusia dengan frekuensi yang tinggi yaitu  $> 20.000$  Hz disebut ultrasonik sedangkan dengan frekuensi yang rendah yaitu  $< 20$  Hz disebut dengan infrasonik (Young and Freedman, 2003).

Bunyi terkait dengan pendengaran dan fisiologi otak dan dapat diubah menjadi sensasi yang mencapai telinga. Dapat dibedakan tiga aspek bunyi, yaitu sumber bunyi, energi dan pendeteksi bunyi. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar. Getaran sumber bunyi menyebabkan udara di sekitarnya bergetar dan bergerak ke segala arah. Energi yang ditransfer dari sumber berbentuk gelombang longitudinal. Kemudian telinga atau instrumen akan mendeteksi bunyi gerakan. Biasanya getaran udara akan memaksa gendang telinga bergetar. Oleh karena itu, bunyi dianggap disalurkan melalui udara. Tapi gelombang bunyi juga bisa menyebar ke material lain. Tidak ada cara untuk menyebarkan suara tanpa media. Karena suara tidak bergerak, bel di tabung vakum tidak bisa terdengar (Giancoli, 1999).

Menurut Muardaka (2008) bunyi memiliki dua arti, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara fisik, karena pergerakan partikel dalam media elastis seperti udara, suara mendistorsi tekanan.
- b. Secara fisiologis, suara adalah salah satu jenis pendengaran, biasanya disebabkan oleh beberapa benda yang bergetar (seperti tekanan udara yang menyimpang).


Suara adalah salah satu jenis gelombang mekanik longitudinal yang merambat, dan sumber suara adalah benda yang bergetar. Bunyi tersebut dapat didengar karena getaran benda sebagai sumber bunyi menggetarkan udara di

sekitarnya, dan bunyi tersebut berpindah ke gendang telinga melalui media udara, yang sebenarnya merupakan perubahan periodik udara di sepanjang jalur perambatannya. Tekanan udara periodik ini menyebabkan lapisan gendang telinga bergetar. Suara yang dapat didengar berada dalam rentang frekuensi pendengaran, antara 20 Hz dan 20 kHz (Shoedojo, 2004).

Gelombang suara adalah getaran atau getaran molekul material dan bertabrakan satu sama lain, namun bagaimanapun, material ini masih dapat menghasilkan gelombang dan mengirimkan energi dalam koordinasi (David dan Haliday, 1985). Resonansi akustik adalah peristiwa getaran yang disebabkan oleh sistem fisik lain yang bergetar pada frekuensi tertentu (Tipler, 1998).

Perambatan gelombang suara yang mengenai suatu benda akan mengalami refleksi, absorpsi dan transmisi suara, tergantung dari karakteristik benda tersebut. Gelombang suara yang merambat ke bidang batas celah akan mengalami difraksi. Seperti inilah kedengarannya dalam ruang hampa (Gabriel, 2001).

Ketika gelombang suara mengenai suatu permukaan atau bergerak dari jenis media 1 ke medium 2 yang berbeda, biasanya gelombang tersebut akan dipantulkan, diserap dan dipancarkan.



Gambar 2.2: Sifat Bunyi yang Mengenai Bidang  
(Sumber: Gabriel, 2001)

Menurut penelitian Mediastika (2005), ketika gelombang suara menghantam dinding suatu ruangan, selain memantulkan, menyerap, dan menyebarkan suara, juga mengalami peristiwa lain seperti refraksi, difusi, difraksi dan resonansi, serta gaung atau dengung.

- a. Refraksi adalah defleksi atau deviasi berkas cahaya yang ditransmisikan melalui bidang permukaan. Penyimpangan suara dapat mendekati atau jauh dari normal, tergantung pada jenis kepadatan yang berbeda dari perantara.
- b. Difusi merupakan tanda refleksi difus, karena gelombang suara menghantam permukaan yang tidak rata. Fenomena ini digunakan untuk menghilangkan terjadinya pantulan berulang ketika suara yang dipantulkan mengikuti hukum sudut pantulan sama dengan sudut datang.
- c. Difraksi mengacu pada peristiwa di mana arah berkas suara yang melewati celah atau lubang sempit di permukaan yang menerima suara dibelokkan atau disimpang.
- d. Resonansi yaitu peristiwa ikut bergetarnya objek yang berada pada jarak tertentu dari sebuah sumber bunyi yang bergetar karena objek yang ikut bergetar tersebut memiliki kesamaan frekuensi dengan objek sumber bunyi yang bergetar.
- e. Reverbrasi adalah perpanjangan dari bunyi atau disebut *hum*. Jika sumber suara di dalam ruangan yang berdering tiba-tiba berhenti, berarti suara yang telah menyebar ke ruangan tersebut telah berhenti berpartisipasi. Hal ini disebabkan oleh sifat permukaan bidang batas yang membentuk suatu ruang

yang cenderung memiliki kemampuan untuk memantulkan suara yang muncul dari sumbernya.

Energi yang dipantulkan dari permukaan bergantung pada permukaan itu sendiri. Permukaan yang keras seperti dinding, lantai, dan langit-langit datar bisa menjadi *reflector* yang baik. Sebaliknya, bahan yang kurang tegar dan berpori seperti gorden dan taplak meja akan menyerap suara yang masuk. Semakin keras permukaannya, semakin kuat kemampuannya untuk memantulkan suara yang jatuh di atasnya (Tipler, 1998).


Jika suara mengenai permukaan yang keras atau kepadatan benda besar, itu akan dipantulkan. Hukum pemantulan bunyi yaitu bunyi datang, garis normal, dan bunyi pantul terletak pada suatu bidang datar dan sudut datang sama dengan sudut pantul (Dian, 2006). *Refleksi* (pemantulan) gelombang bunyi memainkan peran penting dalam perancangan ruang. Sifat pemantulan bunyi dapat menimbulkan masalah untuk beberapa hal tertentu. Akan tetapi dapat pula digunakan untuk beberapa keperluan. Pemantulan bunyi pada dinding dalam ruang dapat menyebabkan terjadinya gaung yang menyebabkan suara orang yang berbicara tidak jelas. Pada peristiwa pemantulan, tiap suku kata yang diucapkan diikuti oleh bunyi pantulan suku kata tersebut. Bunyi asli dan bunyi pantul berbaur menjadi suatu yang tidak jelas (Doelle, 1985).

Suara dapat dipantulkan oleh benda keras seperti batu, bangunan, tebing dan lain-lain. Hasil pantulannya adalah kita bisa mendengar suaranya setelah beberapa saat misalnya kita berteriak di ruang tertutup, akan ada suara yang meniru suara kita setelah beberapa saat karena suara terpantul. Terlihat bahwa

hukum pantulan bunyi yaitu suara pantulan dan suara datang berada pada bidang datar dan sudut pantulan sama dengan sudut datang (Priyambodo, 2008).

Menurut Karmila (2017), penggunaan bunyi memenuhi hukum refleksi, seperti yang ditunjukkan gambar berikut ini:

- a. Bunyi masuk (AP), jalur normal (QP), dan suara pantulan (PB) terletak pada satu bidang, dan ketiganya berpotongan pada satu titik (titik P).



Gambar 2.3: Hukum Pemantulan  
(Sumber: Karmila, 2017)

- b. Sudut pantulan sama dengan sudut datang ( $r = i$ )  
Sudut pantulan adalah sudut antara suara yang dipantulkan dan garis normal, dan sudut datangnya adalah sudut antara suara datang dan garis normal.

Pemanfaatan bunyi pantul yaitu sebagai berikut:

- a. Mengukur kedalaman laut.
- b. Survei geofisika.
- c. Mengukur ketebalan pelat logam.
- d. Menentukan kecepatan penyebaran suara di udara.

- e. Kacamata tunanetra.
- f. Penggunaan medis mendeteksi cacat dan retakan pada logam.

Menurut medium yang berbeda, gelombang dibagi menjadi gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanis. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bergerak sepanjang arah rambat tanpa menggunakan media. Menurut perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua bagian yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang merambat sejajar dengan getaran dan medium, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang merambat sejajar dengan medium atau getaran. Gelombang mekanik adalah gelombang yang kecepatannya membutuhkan media perantara (Bambang M, 2009).

### ***II.3 Intensitas Bunyi***

Intensitas (aliran energi per satuan luas), dinyatakan dalam satuan logaritmik yang disebut desibel (dB) dengan membandingkan daya dasar  $0,0002 \text{ dyne/cm}^2$  yaitu daya suara dengan frekuensi 1.000 Hz yang masih bisa didengar menggunakan telinga normal (Adita, 2009).

Intensitas adalah jumlah energi suara per detik yang menembus area tegak lurus dari suatu luas satuan. Karena luasnya area suara yang dapat ditangkap telinga manusia, dengan menggunakan skala logaritmik yang memudahkan dalam membaca nilai intensitas suara. Intensitas bunyi adalah energi rata-rata yang dibawa oleh satuan waktu gelombang bunyi dari luas permukaan tegak lurus arah rambat (Puspitarini, 2014).

Intensitas bunyi yang menghasilkan energi persatuan dalam kekuatan keadaan waktu, sehingga dapat dikatakan intensitas yang mempunyai daya untuk menembus tiap satuan luas dan arah rambat gelombang bunyi tegak lurus. Adapun rumus hubungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$I = \frac{P}{A} \quad (2.1)$$

Keterangan:

$I$  = Intensitas bunyi (watt/m<sup>2</sup>)

$P$  = Daya bunyi (watt)

$A$  = Luas bidang yang ditembus tegak lurus oleh gelombang bunyi (m<sup>2</sup>)

Tabel 2.2: Tingkat Intensitas Suara Dari Berbagai Sumber (Nilai Representatif)

Sumber bunyi atau deskripsi bunyi	Tingkat intensitas bunyi (dB)	Intensitas (watt/m <sup>2</sup> )
Ambang rasa sakit	120	1
Pengeling	95	$3,2 \times 10^{-3}$
Kereta api yang ditinggikan	90	$10^{-3}$
Lalu lintas yang ramai	70	$10^{-5}$
Pembicaraan yang biasa	65	$3,2 \times 10^{-6}$
Mobil yang bunyinya tidak berisik	50	$10^{-7}$
Radio rumah yang bunyinya tidak keras	40	$10^{-8}$
Pembisik rata-rata	20	$10^{-8}$
Desir dedaunan	10	$10^{-11}$

Ambang pendengaran pada 1000 Hz	0	$10^{-12}$
------------------------------------	---	------------

(Sumber: Young and Fereedman, 2003)

#### ***II.4 Koefisien Penyerapan Bunyi***

Koefisien penyerapan adalah jumlah dari keseluruhan energi yang datang yang mampu diserap oleh material. Nilai koefisien penyerapan 1 mengandung arti bahwa permukaan menyerap (*absorbs*) dengan sempurna, nilai penyerapan 0 berarti permukaan memantulkan (*refleksi*) dengan sempurna. Udara memiliki koefisien serap 0,007 dan dihitung dalam frekuensi 2000 Hz.


Bahan dan kain yang lembut dan berpori serta manusia bisa menyerap sebagian besar gelombang suara yang menerpa mereka, dalam arti lain, mereka merupakan peredam suara. Absorpsi (penyerapan suara) mengacu pada proses di mana energi suara diubah menjadi bentuk lain, biasanya panas yang dihasilkan ketika melewati suatu material atau mengenai permukaan. Koefisien absorpsi adalah jumlah atau proporsi dari total energi masuk yang dapat diserap oleh material. Nilai 1 pada koefisien absorpsi bunyi berarti absorpsi suara pada suatu permukaan rapat sempurna, sedangkan nilai 0 pada absorpsi bunyi berarti permukaan tersebut dapat memantulkan suara dengan sempurna. Koefisien absorpsi bunyi permukaan adalah bagian dari energi bunyi, diserap dan tidak dipantulkan oleh permukaan (Puspitarini, 2014).

Tabel 2.3: Material dan Koefisien Serap

Material	Koefisien Serap pada Frekuensi 500 Hz
Semen	0,015
Semen lapis keramik	0,01
Semen lapis karpet tebal	0,14
Semen lapis kayu	0,10
Batu bata ekspos	0,06
Papan kayu	0,10
Tirai sedang	0,49
Kaca buram	0,04
Eternit	0,17
Gypsum	0,05
Manusia	0,46

(Sumber: Suharyani, 2013)

Untuk mengetahui koefisien pada penyerapan bunyi dapat kita perhatikan gambar dibawah ini:



Gambar 2.4: Peristiwa Penyerapan  
(Sumber: Tipler, 1991)

Gambar 2.4 menunjukkan proses suara dimana terjadi proses absorpsi. Bahan dan kain yang lembut dan berpori dan manusia menyerap sebagian besar gelombang suara yang menerpa mereka, sehingga berarti mereka adalah peredam suara. Penyerapan suara adalah konversi energi menjadi bentuk energi lain, biasanya panas yang dihasilkan saat melewati suatu bahan atau mengenai suatu permukaan. Panas yang dihasilkan oleh perubahan energi ini sangat kecil, dan kecepatan perambatan gelombang suara tidak dipengaruhi oleh penyerapan (Tipler,1991).

Serapan bunyi dinyatakan dengan koefisien serapan bunyi ( $\alpha$ ), nilai 0 berarti tidak ada energi yang diserap, dan nilai 1 berarti energi bunyi terserap seluruhnya (Godshall dan Davis, 1969). Menurut Sears dkk., (1962) untuk mengetahui koefisien serapan suara permukaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{\ln I_0 - \ln I}{x} \quad (2.2)$$

Keterangan:

$I_0$  = Intensitas bunyi sebelum melewati medium penyerap (dB)

$I$  = Intensitas bunyi setelah melewati medium penyerap

$x$  = Ketebalan medium penyerap (cm)

$\alpha$  = Koefisien serap bunyi

Tabel 2.4: Klasifikasi Kelas Koefisien Absorpsi Berdasarkan Standar ISO 11654

No	Nilai Koefisien Absorpsi	A
1.	A	0,90; 0,95; 1,00

No	Nilai Koefisien Absorpsi	A
2	B	0,80; 0,85
3	C	0,60; 0,65; 0,70; 0,75
4	D	0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50
5	E	0,25; 0,20; 0,15
6	Tidak terklasifikasi	0,10; 0,05; 0,00

(Sumber: ISO 11654, 1997)

Keterangan A, B, C, D, E dan tidak terklasifikasi pada tabel di atas adalah simbol dari sampel yang digunakan. Koefisien absorpsi suara biasanya dinyatakan dengan  $\alpha$  dan kisaran nilainya adalah 0 hingga 1. Jika material memiliki nilai koefisien absorpsi bunyi sebesar 0,15 maka dapat dikatakan material tersebut merupakan material penyerap suara (ISO 11654, 1997).

### ***II.5 Gelombang dan Frekuensi Bunyi***

Gelombang yaitu rambatan energi getaran yang merambat melalui medium atau tanpa melalui medium (Halliday, 2010). Berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi dua yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang arah rambatannya memerlukan medium perantara sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang arah rambatannya tanpa menggunakan medium. Berdasarkan rambatannya gelombang dibagi menjadi dua yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya membentuk gelombang sinus sedangkan gelombang

longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dengan arah rambat (Bambang, 2008).

Gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal yang terjadi karena perapatan dan perenggangan dalam medium gas, cair atau padat. Gelombang itu dihasilkan ketika sebuah benda yang digetarkan dan menyebabkan gangguan kerapatan medium. Gangguan dijalarakan di dalam medium melalui interaksi molekul-molekulnya. Arah gerakan molekul medium yang dilewati searah dengan arah penjalaran gelombang tersebut (Tipler, 1998)

Bunyi adalah gelombang getaran mekanis dalam udara atau benda padat yang masih bisa ditangkap oleh telinga normal manusia, dengan rentang frekuensi antara 20 – 20.000 Hz (Prasasto, 2009). Gelombang bunyi adalah getaran molekul material dan bertabrakan satu sama lain, namun bagaimanapun, material ini masih dapat menghasilkan gelombang dan mengirimkan energi dalam koordinasi (David dan Haliday, 1985). Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap detik. Kebanyakan bunyi (pembicaraan, musik, bising) terdiri dari banyak frekuensi, yaitu komponen-komponen frekuensi rendah, tengah, dan medium. Karena itu sangat penting memeriksa masalah-masalah akustik meliputi spektrum frekuensi yang dapat didengar (Doelle, 1985).

Frekuensi standar yang dipilih secara bebas sebagai wakil yang penting dalam akustik lingkungan adalah 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, dan 4000 Hz atau 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz, 2048 Hz dan 4096 Hz. Untuk bunyi frekuensi tinggi, penghalang akan menciptakan bayangan akustik (*acoustic shadow*), untuk bunyi frekuensi rendah penghalang akan

menciptakan pembiasan akustik (*acoustic defraction*). Penghalang bunyi (*sound barrier*) lebih efektif bila diletakkan di dekat sumber bunyi. Dinding pembatas ruang setengah tinggi dapat mengurangi kebisingan hingga 8-10 dB. Bila penggunaan bahan massif untuk penghalang bunyi tidak praktis maka dapat digunakan bahan yang terdiri atas susunan beberapa lapisan bahan. Pengurangan terbesar transmisi bunyi adalah pada permukaan bahan, yaitu pada perbedaan kerapatan bunyi (Prasasto, 2009).

## ***II.6 Dampak Kebisingan***

Kebisingan adalah semua suara yang merugikan dari alat proses produksi dan peralatan kerja, yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran sampai batas tertentu (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 51. Tahun 1999).



Gambar 2.5: Efek Kebisingan  
Sumber: <https://surabaya.proxsisgroup.com>

Bising adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Bising adalah bunyi yang

tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan (Adita Rahmi, 2009).

Menurut Jusuan (2018) jenis-jenis kebisingan berdasarkan sifat dan spectrum bunyi dibagi menjadi 3 yaitu kebisingan kontinyu adalah kebisingan yang terjadi dari intensitasnya tidak melebihi dari 6 dB dan tidak terputus-putus, bising terputus-putus kebisingan ini juga disebut *intermittent noise*, yaitu kebisingan yang terjadi secara terputus-putus, misalnya kereta api, pesawat dan bising *impulsive* kebisingan ini memiliki perubahan intensitas suara yang melebihi 40 dB dalam kurun waktu yang sangat cepat dan dapat membuat yang mendengar terkejut, misalnya suara ledakan.

Menurut Buchari (2007), salah satu efek dari kebisingan ialah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran merupakan kondisi kurang baiknya tingkat pendengaran, sehingga mungkin sulit dalam menjalankan kegiatan sehari-hari dalam memahami pembicaraan. Gangguan pendengaran akibat kebisingan bisa diukur dengan menggunakan parameter ucapan tiap harinya. Gangguan dan parameter pendengaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5: Gangguan Pendengaran Akibat Kebisingan dan Parameter Percakapan  
Dalam Kesehariannya

<b>Tingkat Pendengaran</b>	<b>Parameter</b>
Normal	Tidak mengalami gangguan dalam percakapan biasa mulai jarak 6 m
Sedang	Kesulitan dalam berbicara sehari-hari dengan jarak > 1,5 m

<b>Tingkat Pendengaran</b>	<b>Parameter</b>
Menengah	Kesulitan dalam berbicara keras sehari mulai jarak > 1,5 m
Berat	Kesulitan dalam berbicara keras/berteriak pada jarak > 1,5 m
Sangat Berat	Kesulitan dalam berbicara keras/berteriak pada jarak < 1,5 m
Tuli Total	Kehilangan kemampuan pendengaran dalam berkomunikasi

(Sumber: Buchari, 2007)

Tabel 2.6: Tingkat Ketulian Menurut Ambang Pendengaran Telinga Manusia

<b>Ambang Dengar</b>	<b>Derajat Ketulian</b>
Jika ambang batas dinaikkan dengar kisaran 0 – 25 dB	Masih normal
Jika ambang batas dinaikkan dengar kisaran 25 – 40 dB	Tuli ringan
Jika ambang batas dinaikkan dengar kisaran 41 – 60 dB	Tuli sedang
Jika ambang batas dinaikkan dengar kisaran 61 – 90 dB	Tuli Berat
Jika ambang batas dinaikkan dengar kisaran > 90 Db	Tuli sangat berat

(Sumber: Buchari, 2007).

## **II.7 Papan Akustik**

Akustik adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi dan semua yang berkaitan dengan bunyi serta cara penanggulangan cacat akustik. Hal-hal yang dipelajari dalam akustik meliputi sifat-sifat bunyi, usaha mendapatkan bunyi yang enak untuk di dengar dalam sebuah ruangan, isolasi bunyi, persyaratan akustik dan sebagainya. Bunyi adalah gelombang getaran mekanis dalam udara atau

benda padat yang masih dapat terdengar oleh telinga normal manusia (Suharyani, 2013).



Gambar 2.6: Papan Akustik  
Sumber: <https://images.app.goo.gl>

Material akustik merupakan material teknis yang berfungsi sebagai penyerap suara atau kebisingan. Material akustik ialah material yang bisa menyerap energi bunyi yang masuk. Namun pada prinsipnya semua material bisa menyerap suara, tetapi jumlah serapan energinya berbeda-beda pada tiap material. Energi bunyi dikonversi kedalam energi panas, sehingga menjadi hasil daripada fiksi dan ketahanan berbagai bahan untuk bergeser dan berubah bentuk (Asade, 2013).

Bahan yang bisa digunakan untuk material penyerap suara ialah material yang memiliki koefisien absorpsi diatas 0,3 sebab menjadi bahan peredam suara yang cukup baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan suara meliputi kepadatan material, modulus elastisitas, intensitas, frekuensi suara, dan ketebalan papan komposit (Doelle, 1985).

Akustik ruangan lebih pada kualitas suara di dalam ruangan dan pengaturannya, mengontrol gangguan akustik (kebisingan). Kebisingan adalah suara yang sangat mengganggu atau berbahaya dari suara orang, mesin, dan lalu lintas kendaraan. Jika kenyaringan melebihi latar belakang dasar kebisingan setidaknya 6 dB, suara yang dipantulkan oleh *speaker* dapat terdengar dengan jelas dari sumber suara. Tingkat kenyaringan suara minimum dalam kondisi normal adalah 3 dB (Satwiko, 2004).

Menurut Doelle (1985), saat mendesain akustik ruangan tidak akan pernah lepas dari pemilihan material pada desain ruangan tersebut. Pemilihan material yang digunakan akan sangat mempengaruhi sistem kedap suara atau yang lebih dikenal dengan sistem akustik ruangan. Bahan akustik dan struktur penyerap suara yang digunakan untuk desain akustik atau pengatur suara di ruangan yang bising dapat dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

1. Bahannya berpori

Ciri dasar pada akustik dari keseluruhan material berpori ialah jaringan seluler dengan bentuk pori yang memiliki keterkaitan. Material berpori yang umum yang sering dipakai termasuk papan serat, plester lunak, wol mineral, karpet, dan selimut karpet.

2. Penyerap panel

Panel penyerap yang tidak berlubang menggantikan kelompok kedua dari material penyerap suara. Setiap bahan anti air yang menempel pada lapisan penyangga padat tetapi dipisahkan oleh celah udara akan bertindak sebagai papan

penyerap air dan bergetar saat dihancurkan oleh gelombang suara. Pelat absorber memberikan karakteristik gema yang sama di seluruh rentang audio.

### 3. Resonator rongga

Rongga resonator tersusun dari sekumpulan udara tertutup yang memiliki batasan dinding padat dan dikaitkan oleh rongga atau celah yang sempit di ruang sekitarnya dan tempat gelombang suara merambat.

### 4. Penyerap ruang

Jika dinding penahan auditorium tidak menyediakan ruang yang sesuai atau cukup untuk pelapis kedap suara tradisional, objek penyerap suara (disebut peredam ruang dan peredam fungsional) dapat digantung dari langit-langit sebagai unit independen.

### 5. Penyerapan oleh udara

Penyerapan udara berkontribusi pada penyerapan suara secara keseluruhan. Penyerapan udara dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan udara, namun memberikan nilai yang signifikan pada 1.000 Hz atau lebih tinggi.

## ***II.8 Sound Level Meter***

Manusia dapat mendengar sumber suara pada batas frekuensi yang dapat didengar oleh manusia antara 20 Hz hingga 20 KHz, tetapi manusia tidak dapat menampilkannya dengan angka atau dalam bentuk meter dari tingkatan suara tersebut. Oleh karena itu dibuatlah alat yang dapat mengukur tingkatan suara dalam bentuk meter yaitu *Sound Level Meter* (SLM) (Singgih, 2013).



Gambar 2.7: *Sound Level Meter*  
 Sumber: <http://Amazon.co.uk>

*Sound Level Meter* (SLM) merupakan alat ukur yang berbasis pengukuran elektronik. Meski dapat diukur secara langsung dengan cara mekanis, namun sistem pengukuran elektronik memiliki banyak keunggulan dalam berbagai macam pengukuran, antara lain kecepatan sistem pengambilan data, pengolahan dan penyimpanan data (Bachla dan Mc Lahlan, 1992).

Intensitas atau tingkat kenyaringan suara diukur dengan alat yang disebut pengukur tingkat suara. *Sound Level Meter* adalah alat untuk mengukur kebisingan antara 30-130 dB dan frekuensi 20-20.000 Hz (tergantung jenisnya). Pengukur level suara terdiri dari rangkaian *microfon*, *amplifier*, dan *attenuator* serta beberapa perangkat lainnya. Pengukur level suara dilengkapi dengan tombol penyesuaian skala berbobot seperti A, B, C, dan D. Misalnya, skala A adalah rentang skala berbobot yang mencakup frekuensi rendah dan tinggi tetapi masih diterima oleh telinga manusia biasa. Pada saat yang sama, timbangan B, C, dan D digunakan untuk keperluan khusus, seperti mengukur kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat bermesin jet (Utamiati, 2016).

Tabel 2.7: Tingkat Bising Rata-Rata yang Biasa (Beberapa Diukur pada Jarak Tertentu dari Sumber)

Sumber Bising	Tingkat Intensitas (dB)
Detik arloji	20
Rumah tenang pada umumnya	42
Jalan pemukiman yang tenang	48
Kantor bisnis pribadi	50
Kantor lansekap	53
Kantor besar yang konvensional	60
Pembicaraan normal 3 ft (90 cm)	62
Mobil penumpang di lalu lintas kota, 20 ft (6 m)	70
Pabrik tenang	70
Mobil penumpang di jalan raya, 20 ft (6 m)	76
Pembicaraan keras, 3 ft (90 cm)	78
Pabrik yang bising	80
Mesin kantor, 3 ft (90 cm)	80
Ruang teletype surat kabar	80
Motor temple 10 hp, 50 ft (15 m)	88
Lalu lintas kota pada jam sibuk, 10 ft (3 m)	90
Jet besar lepas landas, 3.300 ft (1.000 m)	90
Motor sport atau truk, 30 ft (9 m)	94
Bedil riveting, 3 ft (90 cm)	100
Mesin potong rumput berdaya, 10 ft (3 m)	105

Sumber Bising	Tingkat Intensitas (dB)
Band music rock	113
Jet besar lepas landas, 500 ft (150 m)	115

(Sumber: Doelle, 1985).

Pengukuran tingkat bising di bawah 55 dB, ia akan menunjukkan tingkat bunyi bobot A, dan harus ditandai dengan dB, dan pembobotan B digunakan untuk bising antara 55 dB dan 85 dB, sedang C untuk bising di atas 85 dB. Jika bising diukur pada meter tingkat bunyi dengan pembobotan, tanggapan frekuensi dipilih sesuai dengan tingkat bising yang terukur, dan pembacaan yang diperoleh disebut tingkat bunyi. Jika karakteristik frekuensi harus diamati makameter tingkat digunakan dengan penganalisis frekuensi. Penganalisis mempunyai satu kumpulan penyaring yang membolehkan pita frekuensi tertentu, satu pita pada satu untuk lewat. Hanya frekuensi-frekuensi yang dibolehkan lewat dan diukur oleh meter tingkat bunyi (Doelle, 1985).

Pengukur level suara adalah alat yang digunakan untuk mengukur frekuensi atau berat suara yang akan ditampilkan pada dB-SPL. 0,0 dB. SPL adalah ambang pendengaran, yang sama dengan 20  $\mu$ Pa (*MicroPascal*). Semua SLM memiliki *microfon condensor omnidirectional* pengukuran, *preamplifier microfon*, jaringan pembobotan frekuensi, array detektor RMS, layar pengukuran, keluaran AC dan DC untuk perekaman. Banyak SLM memiliki kumpulan setelan pengguna yang sama, termasuk pemilihan rentang *Sound Pressure Level* (SPL), filter pembobotan A dan C, respon detektor lambat dan cepat, dan SPL minimum atau maksimum (Utamiati, 2016).

Hampir semua SLM dirancang dan distandarisasi untuk melakukan salah satu dari empat tingkat akurasi standar internasional. Toleransi 1 kHz, ini adalah frekuensi kalibrasi standar untuk mengukur *Sound Pressure Level* (SPL). Untuk memastikan kompatibilitas SLM, toleransi lain juga ditentukan untuk berbagai frekuensi dan mikrofon. SLM Kelas 0 dapat digunakan untuk mengkalibrasi SLM lain, dan dapat digunakan untuk pengukuran kebisingan presisi sangat tinggi dan penelitian akademis di ruang kontrol (Ringkeh, 2016).

### ***II.9 Perekat Resin polyester***

Resin *polyester* tak jenuh (*unsaturated polyester resin* atau UPR) adalah salah satu jenis resin *thermosetting* atau lebih umum disebut *polyester*. Seperti banyak resin termoset lainnya, UPR adalah resin cair viskositas rendah yang dapat diawetkan dengan katalis pada suhu kamar tanpa menghasilkan gas (Justur, 2001 dalam Arnis Handayani 2016).



Gambar 2.8: Resin *Polyester*  
Sumber: <http://seabase.com>

Resin *polyester* adalah resin yang paling banyak digunakan dalam berbagai aplikasi dimana resin *thermoset* bisa digunakan secara terpisah atau dalam bentuk material komposit. Resin *polyester* seperti yang dijelaskan di atas memiliki banyak kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi bahan komposit resin *poliester*, dalam hal ini *polyester* tidak jenuh dan biasanya ditambahkan serat sebagai penguat (Leo, 2016).

Dalam industri komposit, resin *polyester* digunakan sebagai laminasi dalam dua cara. Artinya, resin *polyester orthophalic*, resin standar yang digunakan oleh banyak orang, dan resin *polyester isophthalic*, saat ini merupakan bahan pilihan dalam industri yang membutuhkan bahan tahan air tinggi seperti industri perkapalan (Bramantyo, 2008).

## II. 10 Integrasi Al-Quran yang Terkait dengan Penelitian

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa semua ciptaan Allah swt. tidak ada yang sia-sia, firman Allah swt. dalam QS Shaad/38: 27, berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ  
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ .

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Kementrian Agama RI, 2015: 456).

Dalam Tafsir Quraish Shihab, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di antaranya dengan percuma. Hanya kecurigaan orang kafir bahwa mereka secara sewenang-wenang mengambil keputusan sesuai keinginan

mereka. Dari situ mereka akan mendapat siksaan yang menyakitkan berupa api neraka (Shihab, 2009).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang Allah ciptakan di bumi ini pasti ada manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup begitupun dengan tumbuhan kelor yang sangat bermanfaat bagi manusia. Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dimana berkewajiban untuk melindungi dan melestarikan alam serta menjaganya dari segala bentuk kerusakan agar tercipta lingkungan yang kondusif dari munculnya kebisingan.

Dalam penelitian ini terkait dengan batang kelor yang merupakan salah satu ciptaan Allah swt. yang salah satu cara adalah memitigasi pencemaran suara akibat kebisingan yang tidak sehat. Upaya untuk meminimalisir kebisingan yang berlebihan yaitu dengan mengadakan penyerapan bunyi. Salah satu bahan yang digunakan juga berasal dari serat alam yaitu tumbuh-tumbuhan. Adapun batang kelor dipilih karena merupakan tumbuhan yang mudah didapatkan pada lingkungan sekitar dan jenisnya yang mudah dikembangkan. Semua ciptaan Allah swt. tidak ada yang sia-sia dan diperuntukkan bagi semua umat manusia atau semua makhluk Allah dipermukaan bumi ini.

Diantara ciptaan Allah swt. di permukaan bumi ini adalah tumbuh-tumbuhan, sebagaimana yang difirmankan dalam QS Asy-Syu'ara'/26: 7, berbunyi:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ .

Terjemahnya:


“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, betapa banyak Kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam (tumbuh-tumbuhan) yang baik.” (Kementrian Agama RI, 2015: 368).

Dalam tafsir Al-Misbah oleh Quraish Shihab menafsirkannya sebagai "apakah mereka tidak melihat ke bumi" dan istilah ini memiliki arti tertinggi. Fungsinya untuk memperluas arah pandang manusia hingga batas akhir, dengan demikian ayat ini mengajak manusia untuk mengarahkan pandangan hingga batas kemampuannya sampai mencakup seluruh bumi, dengan aneka tanah dan tumbuhannya (Shihab, 2009).

Kata *zauujin* adalah sepasang. Dalam ayat ini yang dimaksud pasangan adalah tumbuhan, karena tumbuhan muncul di celah-celah tanah dan menyebar ke bumi. Oleh karena itu, ayat ini menjelaskan bahwa tumbuhan memiliki pasangan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Setiap tumbuhan memiliki pasangannya dan itu dapat terlihat kapan saja bagi siapa yang ingin menggunakan matanya. Oleh karena itu, ayat di atas dimulai dengan pertanyaan apakah mereka tidak dapat melihatnya. Pertanyaan ini mengandung unsur kebenaran bagi mereka yang tidak membiarkan matanya melihat bukti yang jelas. Kata *kariimin* yaitu digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang baik bagi setiap objek yang disifatinya. Tumbuhan yang baik, paling tidak adalah yang subur dan bermanfaat (Shihab, 2009).

Salah satu tumbuh-tumbuhan yang banyak bermanfaat yaitu batang kelor. Dimana batang kelor memiliki tekstur yang berongga sehingga batang kelor

sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan material akustik yang dapat digunakan sebagai bahan peredam suara dalam mengatasi masalah kebisingan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***III.1 Waktu dan Tempat Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan pada:

Waktu : Bulan Februari 2021 – Juni 2021

Tempat : 1. Untuk pembuatan sampel papan akustik dilakukan di Laboratorium Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.  
2. Untuk pengujian koefisien absorpsi (serap bunyi) dilakukan di Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

#### ***III.2 Alat dan Bahan Penelitian***

Alat yang digunakan dalam pembuatan ruang akustik yaitu pemotong kaca dan alat ukur. Dalam pembuatan papan akustik alat yang digunakan antara lain gunting, neraca digital, gelas plastik, *contractor saw*, pengaduk, pisau, cetakan, *aluminium foil*, wadah (baskom), dan *hotpress*. Dalam proses pengujian koefisien absorpsi suara menggunakan *Sound Level Meter*, laptop, *bluetooth*, *speaker*, dan aplikasi *test tone generation*.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini untuk pembuatan ruang uji sampel adalah kaca dan lem kaca, sedangkan bahan yang digunakan dalam rencana penelitian pembuatan papan akustik yaitu batang kelor, katalis, dan resin *polyester*.


### ***III.3 Prosedur Kerja***

Prosedur kerja yang digunakan pada rencana penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Kerja Pembuatan Ruang Pengujian Sampel
  - a. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat sampel ruang uji.
  - b. Merancang ruang pengujian menggunakan kaca dengan ukuran panjang 100 cm, tinggi 24 cm dan lebar 24 cm.
2. Prosedur Kerja Pembuatan Papan Akustik
  - a. Prosedur Kerja Pembuatan Papan Akustik
    - 1) Menyiapkan cetakan papan akustik dengan panjang 25 cm, lebar 25 cm, dan tebal 0,70 cm.
    - 2) Menyiapkan bahan batang kelor.
    - 3) Menggiling batang kelor menggunakan mesin penggiling menjadi cacahan halus dan kasar.
    - 4) Menyaring sampel batang kelor dengan menggunakan mesh 20 dan 40.
    - 5) Mengukur massa batang kelor yang sudah kering dan perekat yang digunakan.
    - 6) Mencampurkan bahan batang kelor dan perekat resin *polyester* ke dalam wadah, lalu mengaduk sampai perekat merata.
    - 7) Selama pengepresan, memasukkan bahan yang dicampur dengan perekat ke dalam cetakan.
    - 8) Setelah itu, memasukkan bahan ke *hotpress*.

- 9) Melakukan pengempaan menggunakan alat *hotpress*, dengan tekanan  $25 \text{ kg/cm}^2$  selama 20 menit dengan suhu  $120^\circ\text{C}$ .
- 10) Mengulangi kegiatan e sampai i untuk variasi ketebalan 1,00 cm dan 1,20 cm.
3. Prosedur Kerja Dalam Pengambilan Data Koefisien Absorpsi Bunyi
- a. Menyiapkan alat dan bahan seperti ruang, sampel dan alat pengujian

sampel, seperti di bawah ini:



Gambar 3.1: Rancangan Pengujian Koefisien Serap Bunyi

Keterangan:

- (a) Box Kaca
- (b) Papan Akustik
- (c) *Sound Level Meter*
- (d) *Speaker Bluetooth*
- (e) Laptop

- b. Menyalakan sumber suara (*speaker*) dengan frekuensi 300 Hz kemudian meletakkan pengukur level suara tanpa adanya sampel uji, mencatat sebagai intensitas suara sebelum melalui bahan akustik ( $I_0$ ).
- c. Mengulang langkah b pada frekuensi 500 Hz, 750 Hz, 900 Hz, 1000 Hz dan 3000 Hz.
- d. Mengulang langkah b dan c dengan menggunakan sampel dengan ketebalan 0,70 cm, 1,00 cm dan 1,20 cm.
- e. Setelah melewati material, intensitas suara yang diukur pada *sound level meter* digunakan sebagai intensitas akhir ( $I$ ).
- f. Mencatat hasil pengamatan yang dihasilkan pada tabel 3.1.
- g. Menganalisis data yang diperoleh dalam pengukuran tersebut.

#### III.4 Tabel Penelitian

Tabel 3.1: Pengukuran Koefisien Penyerapan Suara Menggunakan Sampel Cacahan Halus dengan Ketebalan yang Berbeda-Beda

No	Ketebalan Sampel (cm)	Frekuensi (Hz)	$I_0$ (dB)	$I$ (dB)
1	0,70	300	...	...
		500	...	...
		750	...	...
		900	...	...
		1000	...	...
		3000	...	...

No	Ketebalan Sampel (cm)	Frekuensi (Hz)	$I_0$ (dB)	$I$ (dB)
2	1,00	300	...	...
		500	...	...
		750	...	...
		900	...	...
		1000	...	...
		3000	...	...
3	1,20	300	...	...
		500	...	...
		750	...	...
		900	...	...
		1000	...	...
		3000	...	...


Tabel 3.2: Pengukuran Koefisien Penyerapan Suara Menggunakan Sampel Cacahan Kasar dengan Ketebalan yang Berbeda-Beda

No	Ketebalan Sampel (cm)	Frekuensi (Hz)	$I_0$ (dB)	$I$ (dB)
1	0,70	300	...	...
		500	...	...
		750	...	...

No	Ketebalan Sampel (cm)	Frekuensi (Hz)	$I_0$ (dB)	$I$ (dB)
		900	...	...
		1000	...	...
		3000	...	...
2	1,00	300	...	...
		500	...	...
		750	...	...
		900	...	...
		1000	...	...
		3000	...	...
3	1,20	300	...	...
		500	...	...
		750	...	...
		900	...	...
		1000	...	...
		3000	...	...

### III.5 Bagan Alir Penelitian

Bagan alir pada penelitian ini adalah:



Gambar 3.2: Bagan Alir Penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***IV.1 Hasil Penelitian***

##### **IV.1.1 Hasil Pembuatan Sampel**

Penelitian yang dilakukan yaitu pengaruh ketebalan terhadap koefisien absorpsi papan akustik berbahan dasar batang kelor (*Moringa Oleifer Lam*). Alasan peneliti memilih batang kelor sebagai bahan dasar dalam pembuatan papan akustik adalah karena batang kelor merupakan tanaman yang berongga sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai bahan peredam suara serta ketersediaan batang kelor sangat banyak kita jumpai di Indonesia terkhususnya di Sulawesi Selatan. Tanaman kelor merupakan tanaman berongga dengan kandungan kadar abu 7,64%, *Acid Detergent Fiber* (ADF) 8,49%, *Neutral Detergent Fiber* (NDF) 11,4%, selulosa 4,01%, tanin 3,12 mg/g dan lignin 1,8% (Moyo dkk., 2011). Apabila suatu bahan memiliki kandungan selulosa, maka bahan tersebut baik digunakan sebagai peredam suara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua tahap yaitu pembuatan papan dan pengujian koefisien absorpsi terhadap papan. Penelitian ini terdiri dari dua jenis sampel yaitu cacahan halus dan cacahan kasar dengan variasi ketebalan yaitu 0,70 cm, 1,00 cm dan 1,20 cm, serta frekuensi yang digunakan adalah 300 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 900 Hz, 1000 Hz dan 3000 Hz. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui nilai koefisien absorpsi pada ketebalan dan frekuensi yang berbeda.

Tahap pembuatan sampel, dimana sampel terdiri atas dua jenis yaitu sampel cacahan halus dan cacahan kasar dengan variasi ketebalan yang berbeda-beda. Pada proses pembuatan sampel untuk cacahan halus dan kasar, bahan yang telah diambil dipisahkan dengan kulit batang kelor kemudian di belah menjadi dua bagian untuk mempercepat proses pengeringan. Batang kelor di jemur di bawah terik sinar matahari selama 10 hari. Setelah batang kelor kering, batang kelor dipotong kecil-kecil untuk mempermudah dalam proses penggilingan, kemudian batang kelor dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Setelah semua bahan sudah digiling kemudian hasil gilingan tersebut diayak dengan menggunakan mesh 20 untuk cacahan kasar dan mesh 40 untuk cacahan halus, maka tahap selanjutnya adalah bahan batang kelor dicetak menjadi material papan akustik dengan di masukkan ke dalam mesin *hotpress*.

Pada proses pencetakan material papan akustik, batang kelor dicampurkan dengan menggunakan perekat resin *polyester* yang telah dicampurkan dengan katalis sampai tercampur secara merata (untuk cacahan halus maupun cacahan kasar). Setelah semua bahan tercampur secara merata, bahan tersebut dimasukkan ke dalam sebuah cetakan yang memiliki ukuran sebesar 25 cm × 25 cm kemudian menekapan dengan penutup cetakan agar bahan dapat terbentuk, sambil terus menekan penutup cetakan secara bersamaan melepas cetakan dengan cara mengangkatnya. Kemudian memasukkan bahan yang telah dicetak ke dalam mesin *hotpress* dengan tekanan 25 kg/cm, waktu 20 menit dan suhu 120°C. Setelah semua sampel telah dicetak selanjutnya sampel dipotong. Setelah itu,

sampel akan dikondisikan dengan suhu ruangan selama 2 minggu untuk mendinginkan sampel agar perekat dapat kering dengan sempurna.




Gambar 4.1: Sampel Cacahan Halus dengan Variasi Ketebalan (a) 0,70 cm, (b) 1,00 cm, dan (c) 1,20 cm.



Gambar 4.2: Sampel Cacahan Kasar dengan Variasi Ketebalan (a) 0,70 cm, (b) 1,00 cm, dan (c) 1,20 cm.

#### IV.1.2 Hasil Pengujian


Pengukuran nilai koefisien absorpsi dilakukan dengan mengukur nilai intensitas bunyi dengan menggunakan alat *Sound Level Meter* (SLM) yang berfungsi untuk mengukur tingkat intensitas bunyi. Setelah mengetahui nilai intensitas sebelum melalui material ( $I_0$ ) dan nilai intensitas setelah melalui material ( $I$ ) selanjutnya menghitung nilai koefisien absorpsi dengan menggunakan persamaan 2.2. Software yang digunakan untuk mengatur frekuensi adalah *test tone generation*. Pengujian koefisien absorpsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa bagus suatu material dalam menyerap bunyi yang mengenai suatu material tersebut. Pada pengujian sampel menggunakan kaca dengan ketebalan 0,80 cm, panjang 100 cm, lebar 24 cm, dan tinggi 24 cm. Nilai koefisien suatu absorpsi suatu bahan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu ketebalan material dan kerapatan suatu material tersebut. Untuk mengetahui koefisien absorpsi suatu material maka digunakan persamaan 2.2. Pada tabel 4.1 dan 4.2 berikut hasil penelitian nilai koefisien absorpsi pada material berbahan dasar batang kelor dengan variasi ketebalan dan frekuensi yang digunakan.



Gambar 4.3: Posisi Pengukuran Nilai Intensitas Bunyi Tanpa Sampel

Keterangan :

- (a) Box Kaca
- (b) Speaker Bluetooth
- (c) *Sound Level Meter*
- (d) Laptop



Gambar 4.4: Posisi Pengukuran Nilai Intensitas Bunyi pada Sampel

Keterangan:

- (a) Box Kaca
- (b) Sampel Papan Akustik
- (c) Speaker Bluetooth
- (d) Sound Level Meter
- (e) Laptop

Tabel 4.1: Hasil Penelitian Koefisien Absorpsi dengan Variasi Ketebalan dan Frekuensi Untuk Cacahan Halus.

Koefisien absorpsi ISO 11654 = 0,15 (ISO 11654, 1997).

Ketebalan (x) cm	Frekuensi (Hz)	$I_0$ (dB)	I rata-rata (dB)	$\alpha$	Keterangan
0,70	300	93,10	75,27	0,30	Memenuhi
	500	97,70	76,33	0,35	Memenuhi
	750	103,70	103,90	0,003	Tidak Memenuhi
	900	104,40	83,50	0,32	Memenuhi

Ketebalan (x) cm	Frekuensi (Hz)	I <sub>o</sub> (dB)	I rata-rata (dB)	$\alpha$	Keterangan
	1000	104,90	103,80	0,02	Tidak Memenuhi
	3000	105,60	105,10	0,01	Tidak Memenuhi
1,00	300	93,10	78,90	0,16	Memenuhi
	500	97,70	72,20	0,30	Memenuhi
	750	103,70	104,10	-0,01	Tidak Memenuhi
	900	104,40	80,40	0,26	Memenuhi
	1000	104,90	87,70	0,18	Memenuhi
	3000	105,60	95,70	0,10	Tidak Memenuhi
1,20	300	93,1	81,97	0,10	Tidak memenuhi
	500	97,7	68,5	0,30	Memenuhi
	750	103,7	104,1	-0,008	Tidak Memenuhi
	900	104,4	79,6	0,22	Memenuhi
	1000	104,9	91,1	0,11	Tidak Memenuhi
	3000	105,6	97,7	0,06	Tidak Memenuhi

Tabel 4.2: Hasil Penelitian Koefisien Absorpsi dengan Variasi Ketebalan dan Frekuensi Untuk Cacahan Kasar.

Koefisien Absorpsi ISO 11654 = 0,15 (ISO 11654, 1997).

Ketebalan (x) cm	Frekuensi (Hz)	I <sub>o</sub> (dB)	I rata-rata (dB)	$\alpha$	Ket.
0,70	300	93,10	80,70	0,20	Memenuhi
	500	97,70	76,60	0,34	Memenuhi
	750	103,70	103,80	0,00	Tidak Memenuhi
	900	104,40	83,30	0,32	Memenuhi
	1000	104,90	95,50	0,13	Tidak Memenuhi
	3000	105,60	93,70	0,17	Memenuhi
1,00	300	93,10	79,00	0,17	Memenuhi
	500	97,70	74,80	0,27	Memenuhi

	750	103,70	103,90	0,00	Tidak Memenuhi
	900	104,40	82,10	0,24	Memenuhi
	1000	104,90	96,50	0,09	Tidak Memenuhi
	3000	105,60	92,50	0,13	Tidak Memenuhi
1,20	300	93,10	73,30	0,19	Memenuhi
	500	97,70	67,70	0,30	Memenuhi
	750	103,70	101,10	0,02	Tidak Memenuhi
	900	104,40	82,20	0,20	Memenuhi
	1000	104,90	96,50	0,06	Tidak Memenuhi
	3000	105,60	92,50	0,11	Tidak Memenuhi


## ***IV.2 Pembahasan***

### **IV.2.1 Pengaruh ketebalan bahan terhadap koefisien absorpsi papan akustik**

berbahan dasar batang kelor untuk cacahan kasar dan cacahan halus.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada pengaruh ketebalan medium terhadap koefisien absorpsi bunyi adalah pada sampel cacahan halus maupun cacahan kasar berpengaruh terhadap bertambahnya ketebalan, dimana sesuai dengan persamaan 2.2 yaitu hubungan antara ketebalan koefisien absorpsi adalah semakin tebal suatu material akustik maka nilai koefisien absorpsinya semakin kecil, hal ini dapat dilihat pada grafik 4.1 dan 4.2.

Berdasarkan dari hasil pengukuran untuk mengetahui pengaruh koefisien absorpsi bunyi terhadap ketebalan dengan variasi frekuensi untuk sampel cacahan halus ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:




Grafik 4.1: Hubungan Koefisien Absorpsi Terhadap Ketebalan dengan Variasi Frekuensi Sampel Cacahan Halus

Pada grafik 4.1 menunjukkan hubungan antara koefisien absorpsi terhadap ketebalan dengan variasi frekuensi sampel cacahan halus. Ketebalan yang digunakan yaitu 0,70 cm, 1,00 cm, dan 1,20 cm. Pada frekuensi 300 Hz, 500 Hz, 750 Hz, dan 900 Hz memenuhi syarat persamaan 2.2, dimana semakin tebal suatu sampel maka nilai koefisien absorpsinya semakin rendah. Sedangkan pada frekuensi 1.000 Hz dan 3.000 Hz pada ketebalan 1,00 cm tidak memenuhi syarat persamaan 2.2 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada saat pencampuran bahan yang tidak merata dan pada proses pengambilan data banyak gangguan dari lingkungan sekitar seperti suara bising dari sekitarnya, suara kendaraan, dan sebagainya dimana *sound level meter* juga sangat sensitif terhadap bunyi disekeliling sehingga sangat berpengaruh terhadap intensitas yang terbaca pada *sound level meter*. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengambilan data yang

dilakukan dengan berulang kali dengan waktu yang berbeda tetapi hasil yang diperoleh tetap sama.

Hasil pengukuran untuk mengetahui pengaruh koefisien absorpsi bunyi terhadap ketebalan dengan variasi frekuensi untuk sampel cacahan kasar ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut:



Grafik 4.2: Hubungan Koefisien Absorpsi Terhadap Ketebalan dengan Variasi Frekuensi Sampel Cacahan Kasar

Pada grafik 4.2 menunjukkan hubungan antara koefisien absorpsi terhadap ketebalan dengan variasi frekuensi sampel cacahan kasar. Ketebalan yang digunakan yaitu 0,70 cm, 1,00 cm, dan 1,20 cm. Pada frekuensi 900 Hz, 1.000 Hz, dan 3.000 Hz memenuhi syarat persamaan 2.2, dimana semakin tebal suatu sampel maka nilai koefisien absorpsinya semakin rendah. Sedangkan pada frekuensi 300 Hz, 500 Hz dan 750 Hz tidak memenuhi syarat persamaan 2.2 pada ketebalan 1,20 cm hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pada saat pencampuran bahan yang tidak merata dan pada proses pengambilan data banyak

gangguan dari lingkungan sekitar seperti suara bising dari sekitarnya, suara kendaraan, dan sebagainya dimana *sound level meter* juga sangat sensitif terhadap bunyi disekeliling sehingga sangat berpengaruh terhadap intensitas yang terbaca pada *sound level meter*. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengambilan data yang dilakukan dengan berulang kali dengan waktu yang berbeda tetapi hasil yang diperoleh tetap sama.

Berdasarkan kedua grafik diatas, pada grafik 4.1 menunjukkan pengaruh ketebalan pada sampel cacahan halus dengan nilai koefisien absorpsinya naik kemudian turun dengan bertambahnya ketebalan, akan tetapi pada ketebalan 1,00 cm dengan frekuensi 1000 Hz dan 3000 Hz nilai koefisien absorpsinya naik. Sedangkan pada grafik 4.2 menunjukkan pengaruh ketebalan pada sampel cacahan kasar dengan nilai koefisien absorpsinya naik kemudian turun, akan tetapi pada ketebalan 1,20 cm tidak sesuai dengan persamaan 2.2 pada frekuensi 300 Hz, 500 Hz dan 750 Hz dengan nilai koefisien absorpsinya naik.

Menurut Nurmin (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terjadinya penurunan nilai koefisien absorpsi dipengaruhi oleh panjang gelombang bunyi, dimana panjang gelombang bunyi berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin besar frekuensi gelombang bunyi maka panjang gelombang bunyi akan semakin kecil, sehingga gelombang yang dipantulkan lebih kecil daripada yang diteruskan hal inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan intensitas pada saat pengukuran.

#### IV.2.2 Analisis Nilai Koefisien Absorpsi Untuk Cacahan Halus dan Cacahan Kasar pada Batang Kelor

Koefisien penyerapan adalah jumlah dari keseluruhan energi yang datang yang mampu diserap oleh material. Serapan bunyi dinyatakan dengan koefisien serapan bunyi ( $\alpha$ ), nilai 0 berarti tidak ada energi yang diserap, dan nilai 1 berarti energi bunyi terserap seluruhnya (Godshall dan Davis, 1969).

Pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa sampel cacahan halus dengan ketebalan 0,70 cm pada frekuensi 300 Hz dimana intensitas rata-ratanya adalah 75,27 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,30. pada frekuensi 500 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 76,33 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,35. pada frekuensi 750 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 103,90 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,003. pada frekuensi 900 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 83,50 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,32. pada frekuensi 1000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 103,80 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,02. pada frekuensi 3.000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 105,10 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,01.

Sampel cacahan halus dengan ketebalan 1,00 cm pada frekuensi 300 Hz dimana intensitas rata-ratanya adalah 78,90 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,16. pada frekuensi 500 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 72,20 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,30. pada frekuensi 750 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 104,10 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,01. pada frekuensi 900 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 80,40 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,26. pada frekuensi 1000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 87,70 menunjukkan nilai

koefisien absorpsi 0,18. pada frekuensi 3.000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 95,70 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,10.

Sampel cacahan halus dengan ketebalan 1,20 cm pada frekuensi 300 Hz dimana intensitas rata-ratanya adalah 81,97 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,10. pada frekuensi 500 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 68,50 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,30. pada frekuensi 750 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 104,10 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,008. pada frekuensi 900 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 79,60 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,22. pada frekuensi 1000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 91,10 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,11. pada frekuensi 3.000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 97,70 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,06.

Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa sampel cacahan kasar dengan ketebalan 0,70 cm pada frekuensi 300 Hz dimana intensitas rata-ratanya adalah 80,70 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,20. pada frekuensi 500 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 76,80 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,34. pada frekuensi 750 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 103,80 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,00. pada frekuensi 900 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 83,30 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,32. pada frekuensi 1000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 95,50 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,13. pada frekuensi 3.000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 93,70 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,17.


Sampel cacahan kasar dengan ketebalan 1,00 cm pada frekuensi 300 Hz dimana intensitas rata-ratanya adalah 79,00 menunjukkan nilai koefisien absorpsi

0,17. pada frekuensi 500 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 74,80 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,27. pada frekuensi 750 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 103,90 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,00. pada frekuensi 900 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 82,10 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,24. pada frekuensi 1000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 96,50 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,09. pada frekuensi 3.000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 92,50 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,13.

Sampel cacahan kasar dengan ketebalan 1,20 cm pada frekuensi 300 Hz dimana intensitas rata-ratanya adalah 73,30 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,19. pada frekuensi 500 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 67,70 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,30. pada frekuensi 750 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 101,10 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,02. pada frekuensi 900 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 82,20 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,20. pada frekuensi 1000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 96,50 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,06. pada frekuensi 3.000 Hz dengan intensitas rata-rata adalah 92,50 menunjukkan nilai koefisien absorpsi 0,11.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, penggunaan bahan dasar batang kelor sebagai medium untuk koefisien absorpsi papan akustik sudah efektif dijadikan sebagai bahan penyerap suara dibandingkan dengan bahan dasar lainnya seperti penggunaan bahan dasar dari batang talas dalam penelitian septya (2017) yang menunjukkan nilai koefisien absorpsi tertinggi yaitu 0,15. Nilai ini lebih rendah dari penggunaan bahan dasar batang kelor dengan nilai koefisien absorpsi sebesar 0,35, karena batang kelor memiliki syarat yang lebih tinggi untuk

pemilihan sebuah material akustik yaitu batang kelor merupakan batang yang berongga dan berpori. Tindak lanjut dari penelitian ini yaitu batang kelor dapat dijadikan sebagai medium terhadap koefisien absorpsi karena sudah memenuhi standar ISO yaitu 0, 15.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***V.1 Kesimpulan***

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Koefisien penyerapan bunyi material akustik dengan variasi ketebalan menunjukkan bahwa pada sampel cacahan halus maupun cacahan kasar berpengaruh terhadap bertambahnya ketebalan suatu sampel, dimana semakin tebal suatu sampel maka nilai koefisien absorpsinya semakin rendah.
2. Nilai koefisien absorpsi untuk cacahan halus untuk frekuensi 500 Hz pada ketebalan 0,70 cm adalah 0,35, untuk ketebalan 1,00 nilai koefisien absorpsinya 0,30 dan untuk ketebalan 1,20 nilai koefisien absorpsinya 0,30 dan untuk frekuensi 900 Hz nilai koefisien absorpsi untuk ketebalan 0,70 cm adalah 0,32, untuk ketebalan 1,00 cm nilai koefisien absorpsinya 0,26 dan untuk ketebalan 1,20 nilai koefisien absorpsinya 0,22. Sedangkan koefisien absorpsi untuk cacahan kasar untuk frekuensi 300 Hz pada ketebalan 0,70 cm adalah 0,20, untuk ketebalan 1,00 nilai koefisien absorpsinya 0,17 dan untuk ketebalan 1,20 nilai koefisien absorpsinya 0,19. Untuk frekuensi 500 Hz nilai koefisien absorpsi untuk ketebalan 0,70 cm adalah 0,34, untuk ketebalan 1,00 cm nilai koefisien absorpsinya 0,27 dan untuk ketebalan 1,20 nilai koefisien absorpsinya 0,30. Untuk frekuensi 900 Hz nilai koefisien absorpsi untuk ketebalan 0,70 cm adalah

0,32, untuk ketebalan 1,00 cm nilai koefisien absorpsinya 0,24 dan untuk ketebalan 1,20 nilai koefisien absorpsinya 0,20. Nilai koefisien absorpsi untuk cacahan halus dan cacahan kasar pada frekuensi 750 Hz untuk semua ketebalan tidak memenuhi standar ISO disebabkan karena pada saat pencampuran bahan yang tidak merata dan faktor lain dari kebisingan di lingkungan sekitar pada saat proses pengujian.

## ***V.2 Saran***

Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu sebaiknya menggunakan jenis perekat yang lain dengan bahan yang berbeda dan melakukan pengukuran di dalam ruangan yang sunyi sehingga tidak mengganggu dan mempengaruhi data yang diperoleh.

## DAFTAR PUSTAKA


- Adita Rahmi. 2009. *Analisis Hubungan Tingkat Kebisingan dan Keluhan Subjektif (Non Auditory) pada Operator SPBU di DKI Jakarta Tahun 2009*.
- Agung, A., Oka, G., Made, L., Pendidikan, M., Dokter, P., Hewan, F. K., & Udayana, U. *Identifikasi Senyawa Kimia Ekstrak Etanol Daun Kelor (Moringa oleifera L) di Bali*. 5(5), 464–473. 2016.
- Akbar, Muhammad. 2017. *Karakterisasi Papan Akustik dari Limbah Kulit Jagung Dengan Perekat Lem Fox*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UINAM.
- Aulia, Daniyatul dkk. 2018. Eksplorasi Tanaman Kelor (*Moringa Oleifera Lam*) di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. *Jurnal Produksi Tanaman*. Vol. 6 No. 11 ISSN: 2527-8452. Malang: Universitas Brawijaya.
- Bachla, D., dan Maclachlan, W. 1992. *Applied Electronic Instrumentation And Measurement*. PrenticeHall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Bambang, M, dan Prihambodo, T. 2009. *Fisika Dasar Untuk Mahasiswa Ilmu Komputer dan Informatika*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Buchari. 2007. *Kebisingan Industri dan Hearing Conservation Program*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.
- David, Halliday dan Resnick Robert. 1985. *Fisika Jilid 1 Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Doelle, L.L., Leea Prasetyo. 1985. *Akustik Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Felix Asade, Ikhwanisyah Isranur. Perancang Tabung Impedansi dan Kajian Eksperimental Koefisien Serap Bunyi Paduan Aluminium-Magnesium (Vol. 6. No. 2 September 2013).
- Freedman and Young. 2003. *Fisika Universitas Edisi Kesepuluh Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Gabriel, J.F. 2001. *Fisika Lingkungan*. Jakarta: Hipokrates.
- Giancoli, Douglas C. 1999. *Fisika Edisi 5 jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Haeria, dkk. 2018. Penentuan Kadar Flavonid dan Kapasitas Antioksidan Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (*Moringa Oleifera L*) dengan Metode DPPH, CUPRAC dan FRAP. *JF FIK UINAM*. Vol. 6 No. 2. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Handayani, Arnis. 2016. Uji Sifat Fisis dan Mekanik Papan Komposit Dari Serat Batang Pisang (*Musa sp*) dengan Perlakuan Alkali. *J. Ilmu Teknol Kayu Tropis*. Vol. 14 No. 1. Bogor: IPB Bogor.
- Hasan, Hasniati, dkk. 2019. *Pengujian Kerapatan Dan Kadar Air Serta Pengujian Koefisien Absorpsi Untuk Mengetahui Pengaruh Variasi Ketebalan Dan Frekuensi Terhadap Papan Akustik Berbahan Dasar Daun Pandan Duri*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Integrated Taxonomy Information System. 2017. *Moringa Oleifera Lamk. Taxonomy Serial No: 503874.*
- Isnain, W., & M, N. *Ragam Manfaat Tanaman Kelor ( Moringa oleifera Lamk) Bagi Masyarakat.* Info Teknis EBONI, 14(1), 63–75. 2017.
- ISO 11654, 1997. *Australian Standard Acoustical Sound Absorbsi for use in Building-Rating of Sound Absorbsi.*
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KepMenNaker) No. 51 Tahun 1999. Tentang: *Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan.* Khuriati, Ainie dkk. 2006. Disain Peredam.
- Kusuma, Angger Riza Pawestri. 2018. Studi Karakteristik Komposit Sabut Kelapa dan Serat Daun Nanas Sebagai Peredam Bunyi. *Jurnal Teknologi Bahan Alam.* Vol. 2 No. 2. ISSN 2407-8476.
- Jumadin, Leo. 2016. Analisa Redaman Suara Komposit Resin Polyester Yang Berpenguat Serbuk Kayu Jati. *Jurnal Teknik Mesin.* Makassar: Universitas Halu Oleo.
- Jusuan, Aryulius, dkk. . *Pengukuran Kebisingan Ruang Laboratorium Teknik Telekomunikasi dan Informasi.* Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik:Universitas Sriwijaya.
- Mediastika, C.E. 2005. *Akustika Bangunan.* Jakarta: Erlangga.
- Muardaka, bambang dan Tri Kuntoro. 2008. *Fisika Dasar.* Yogyakarta: Andi.
- Prasasto Satwiko. 2009. *Fisika Bangunan.* Yogyakarta: ANDI.
- Purba, E. C. *KELOR (Moringa oleifera Lam.): PEMANFAATAN DAN BIOAKTIVITAS.* Pro-Life, 7(1), 1–12. 2020
- Puspitarini, Yani, dkk. Koefisien Serap Bunyi Ampas Tebu Sebagai Bahan Peredam Suara: *Jurnal Fisika* Vol. 4 no. 2 (2014).
- Ringkeh, Amria Sukma. 2016. Pengukuran Suhu dan Kelembaban Udara Melalui Analisis Perubahan Tingkat Penyerapan Bunyi dan Kecepatan Gelombang Bunyi di Udara. *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika.* Vol. 04 No. 02. Lampung: Universitas Lampung.
- Sandi, Amir, dkk. 2019. Morfologi dan Anatomi Tanaman Kelor (*Moringa Oleifera Lam*) pada Berbagai Ketinggian Tempat Tumbuh. *E-j Agrotekbis* 7 (1) ISSN: 2338-330111. Palu: Universitas Tadulako.
- Satwiko, Prasasto. 2004. *Fisika Bangunan Edisi.* Yogyakarta: Industrial Nois.
- Sears, dkk. 1962. *Fisika Untuk Universitas 1 Mekanika Panas Bunyi, Terjemah oleh Soedarjana dan Achmad Amir.* Jakarta: Bina Cipta.
- Septya, Rizka Wulansari. 2017. Uji Kinerja Penyerapan Bunyi Bahan Akustik Dari Batang Talas Dengan Variasi Bentuk Dan Ketebalan Sampel Menggunakan Tabung Resonansi. Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir al-Misbah Volume 9.* Jakarta: Lentera.
- Singgih, Hindayani. 2013. Perencanaan dan Pelaksanaan *Sound Level Meter.* Jurusan Teknik Elektro: ITS

- Suhaida, Karmila, dkk. 2017. Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar IPA Fisika pada Materi Bunyi. *Jurnal Pendidikan Fisika*. Vol. 1 No. 1. Universitas Samawa: Sumbawa Besar.
- Suharyani dan Mutiari, Dhani.2013. Limbah Pelepah Pisang Raja Susu Sebagai Alternatif Bahan Dinding Kedap Suara. *Sinektika* Vol. 13, no. 1.
- Surdijani, Dian, dkk. 2006. Smart Ilmu Pengetahuan Alam. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Soedjo. 2004. *Fisika Dasar*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Tipler, Paul A.1998. *Fisika Untuk Sains dan Teknologi Edisi Ketiga Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Ulfayanti, Andi. 2016. *Studi Karakteristik Material Akustik Berbahan Dasar Sandwich Kertas Koran dan Gabus Dengan Perekat Sagu*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UINAM.
- Utamiati. 2016. *Pengukuran Kebisingan*. Universitas Sumatera Utara.



**LAMPIRAN 1**  
**DATA HASIL PENELITIAN**




1. Data Koefisien Absorpsi Untuk Sampel Cacahan Halus

x (cm)	f (Hz)	I <sub>0</sub> (dB)	I (dB)			I rata-rata
			I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	
0,70	300	93,10	75,50	75,20	75,10	75,27
	500	97,70	76,30	76,30	76,40	76,33
	750	103,70	103,90	103,90	103,90	103,90
	900	104,40	83,30	83,60	83,60	83,50
	1000	104,90	103,80	103,80	103,80	103,80
	3000	105,60	105,10	105,10	105,10	105,10
1,00	300	93,10	78,90	78,90	78,90	78,90
	500	97,70	72,20	72,30	72,10	72,20
	750	103,70	104,10	104,10	104,10	104,10
	900	104,40	80,50	80,30	80,40	80,40
	1000	104,90	87,80	87,70	87,80	87,70
	3000	105,60	95,70	95,70	95,70	95,70
1,20	300	93,10	81,90	82,00	82,00	81,97
	500	97,70	68,70	68,40	68,40	68,50
	750	103,70	104,10	104,10	104,10	104,10
	900	104,40	79,70	79,70	79,50	79,60
	1000	104,90	91,10	91,10	91,10	91,10
	3000	105,60	97,70	97,70	97,70	97,70

2. Data Koefisien Absorpsi Untuk Sampel Cacahan Kasar

x (cm)	f (Hz)	I <sub>0</sub> (dB)	I (dB)			I rata-rata
			I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>	
0,70	300	93,10	80,70	80,70	80,70	80,70
	500	97,70	76,70	76,60	76,50	76,60
	750	103,70	103,80	103,80	103,80	103,80
	900	104,40	83,30	83,30	83,30	83,30
	1000	104,90	95,50	95,50	95,50	95,50
	3000	105,60	93,70	93,70	93,70	93,70
1,00	300	93,10	79,10	79,00	79,00	79,00
	500	97,70	74,90	74,80	74,80	74,80
	750	103,70	103,90	103,90	103,90	103,90
	900	104,40	82,10	82,10	82,10	82,10
	1000	104,90	96,50	96,50	96,50	96,50
	3000	105,60	92,50	92,50	92,50	92,50

1,20	300	93,10	73,30	73,20	73,40	73,30
	500	97,70	67,70	67,70	67,70	67,70
	750	103,70	101,10	101,10	101,10	101,10
	900	104,40	82,30	82,20	82,10	82,20
	1000	104,90	96,50	96,50	96,50	96,50
	3000	105,60	92,50	92,50	92,50	92,50



**LAMPIRAN 2**  
**ANALISIS DATA HASIL**  
**PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Hasil Pengambilan Data Koefisien Absorpsi

Analisis Data Untuk Koefisien Absorpsi Untuk Cahahan Halus:

$$f = 300 \text{ Hz}$$

$$x = 0,70 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\ln I_0 - \ln I}{x} \\ &= \frac{4,53 - 4,32}{0,70} \\ &= 0,30\end{aligned}$$

Dengan menggunakan persamaan diatas dan dengan cara yang sama maka nilai koefisien absorpsi cacahan halus untuk frekuensi 500 Hz, 750 Hz, 900 Hz, 1000 Hz dan 3000 Hz dengan ketebalan 0,70 cm, 1,00 cm dan 1,20 cm adalah sebagai berikut:


Tabel 4.1 Data Koefisien Absorpsi Untuk Sampel Cacahan Halus

x (cm)	f (Hz)	I <sub>0</sub> (dB)	I (dB)			I rata-rata	α
			I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>		
0,70	300	93,10	75,50	75,20	75,10	75,27	0,30
	500	97,70	76,30	76,30	76,40	76,33	0,35
	750	103,70	103,90	103,90	103,90	103,90	0,003
	900	104,40	83,30	83,60	83,60	83,50	0,32

<b>x (cm)</b>	<b>f (Hz)</b>	<b>I<sub>o</sub> (dB)</b>	<b>I (dB)</b>			<b>I rata-rata</b>	<b><math>\alpha</math></b>
	1000	104,90	103,80	103,80	103,80	103,80	0,02
	3000	105,60	105,10	105,10	105,10	105,10	0,01
1,00	300	93,10	78,90	78,90	78,90	78,90	0,16
	500	97,70	72,20	72,30	72,10	72,20	0,30
	750	103,70	104,10	104,10	104,10	104,10	-0,01
	900	104,40	80,50	80,30	80,40	80,40	0,26
	1000	104,90	87,80	87,70	87,80	87,70	0,18
	3000	105,60	95,70	95,70	95,70	95,70	0,10
1,20	300	93,10	81,90	82,00	82,00	81,97	0,10
	500	97,70	68,70	68,40	68,40	68,50	0,30
	750	103,70	104,10	104,10	104,10	104,10	-0,008
	900	104,40	79,70	79,70	79,50	79,60	0,22
	1000	104,90	91,10	91,10	91,10	91,10	0,11
	3000	105,60	97,70	97,70	97,70	97,70	0,06

M A K A S S A R

Hubungan koefisien absorpsi dengan variasi ketebalan pada sampel cacahan halus ditunjukkan dalam bentuk grafik berikut:



Analisis Data Koefisien Absorpsi Untuk Cacahan Kasar:

f= 300 Hz

x=0,70 cm

$$\alpha = \frac{\ln I_0 - \ln I}{x}$$

$$= \frac{4,53 - 4,39}{0,70}$$

$$= 0,20$$

Dengan menggunakan persamaan diatas dan dengan cara yang sama maka nilai koefisien absorpsi sampel cacahan kasar untuk frekuensi 500 Hz, 750 Hz, 900 Hz,


1000 Hz dan 3000 Hz dengan ketebalan 0,70 cm, 1,00 cm dan 1,20 cm adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Koefisien Absorpsi Untuk Sampel Cacahan Kasar

x (cm)	f (Hz)	I <sub>o</sub> (dB)	I (dB)			I rata-rata	α
			I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>		
0,70	300	93,10	80,70	80,70	80,70	80,70	0,20
	500	97,70	76,70	76,60	76,50	76,60	0,34
	750	103,70	103,80	103,80	103,80	103,80	0,00
	900	104,40	83,30	83,30	83,30	83,30	0,32
	1000	104,90	95,50	95,50	95,50	95,50	0,13
	3000	105,60	93,70	93,70	93,70	93,70	0,17
1,00	300	93,10	79,10	79,00	79,00	79,00	0,17
	500	97,70	74,90	74,80	74,80	74,80	0,27
	750	103,70	103,90	103,90	103,90	103,90	0,00
	900	104,40	82,10	82,10	82,10	82,10	0,24
	1000	104,90	96,50	96,50	96,50	96,50	0,09
	3000	105,60	92,50	92,50	92,50	92,50	0,13
1,20	300	93,10	73,30	73,20	73,40	73,30	0,19
	500	97,70	67,70	67,70	67,70	67,70	0,30
	750	103,70	101,10	101,10	101,10	101,10	0,02

x (cm)	f (Hz)	I <sub>o</sub> (dB)	I (dB)			I rata-rata	α
			I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>		
	900	104,40	82,30	82,20	82,10	82,20	0,20
	1000	104,90	96,50	96,50	96,50	96,50	0,06
	3000	105,60	92,50	92,50	92,50	92,50	0,11

Hubungan koefisien absorpsi dengan variasi ketebalan pada sampel cacahan kasar ditunjukkan dalam bentuk grafik berikut:





**LAMPIRAN 3**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Gambar Alat Pembuatan Papan Akustik



Gambar 1.1 : Neraca Digital



Gambar 1.2 : Cetakan



Gambar 1.3 Tutup Cetakan



Gambar 1.4 : Plat Seng



Gambar 1.5: Resin *Polyester*



Gambar 1.6: Katalis



Gambar 1.7: Baskom



Gambar 1.8: Kaos Tangan



Gambar 1.8: Aluminium Foil



Gambar 1.9: Masker



Gambar 1.13 : Hotpress



Gambar 1.14 : Stik Besi



Gambar 1.12 : Mesin Penggiling



Gambar 1.13 : Mesin ayakan



Gambar 1.14: Batang Kelor



Gambar 1.15: Pisau



Gambar 1.16: *Contractor saw*



Gambar 1.17: Mikrometer Sekrub Digital



Gambar 2.1: Proses pengeringan bahan



Gambar 2.2: Memotong kecil- kecil



Gambar 2.3: Menggiling Bahan



Gambar 2.4: Mengayak bahan



Gambar 2.5: Cacahan Halus



Gambar 2.6: Cacahan Kasar



Gambar 2.7: Menimbang Bahan



Gambar 2.8: Mencampurkan resin dan katalis



Gambar 2.9: Mencampurkan bahan





Gambar 2.10: Memasukkan bahan ke dalam cetakan



Gambar 2.11: Memasukkan bahan ke *hotpress*



Gambar 2.12: Sampel yang telah dikeluarkan di *hotpress*



**LAMPIRAN 4**  
**SK DAN PERSURATAN**





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1510 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
ATAS NAMA **FITRIA JASMAN** JURUSAN **FISIKA**  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar tanggal 24 September 2020 tentang Penerbitan SK Pembimbing mahasiswa atas nama Fitria Jasman NIM 60400117036, Untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Ketebalan Terhadap Koefisien Absorpsi Papan Akustik Berbahan Dasar Serbuk Gergaji Kayu Jati (Tectona Grandis) dan Serat Ampas Tebu (Baggase)"
- b. Bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Dekan.
- c. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 226.D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

Pemrakarsa	Kasubag. Akademik
Paraf :	Paraf:

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI ATAS NAMA FITRIA JASMAN JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan dan menunjuk saudara :
1. Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D. sebagai Pembimbing Pertama,
  2. Muh. Said L, S.Si., M.Pd. sebagai Pembimbing Kedua,
- KEDUA : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Gowa  
Pada Tanggal 24 September 2020

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

  
MUHAMMAD ALIFAH MUSTAMI



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 306 TAHUN 2021  
TENTANG

DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN  
ATAS NAMA **FITRIA JASMAN** JURUSAN **FISIKA**  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Surat Permohonan Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tanggal 25 Januari 2021 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan untuk Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian atas nama Fitria Jasman, NIM. 60400117036, dengan Judul Skripsi Pengaruh ketebalan terhadap koefisien absorpsi papan akustik berbahan dasar batang kelor (*moringa oleifer lam*).
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Proposal Penelitian Skripsi.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal Pelaksana Ujian Proposal Penelitian dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 226 D tahun 2019 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf :	Paraf :

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI ATAS NAMA FITRIA JASMAN JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI.
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan Jadwal Ujian Seminar Proposal Penelitian Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Ihsan, S.Pd., M.Si  
Sekertaris : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
Pembimbing 1 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Pembimbing 2 : Muh. Said L, S. Si., M. Pd  
Penguji 1 : Hernawati, S.Pd., M.Pfis  
Penguji 2 : Dr. Hj. Rahmi D.M.Ag  
Pelaksana : Ariesty Susanti, SKM
- KEDUA : Tugas Penguji Proposal dan Pelaksana :
- Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Proposal.
  - Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian.
  - Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa dalam pelaksanaan ujian Proposal.
  - Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Proposal.
  - Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Proposal.
- KETIGA : Ujian Proposal Penelitian dilaksanakan pada hari dan tanggal: Senin, 1 Februari 2021, Jam 09.00 - 10.00 Wita, Bertempat di Ruang Jurusan Fisika.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Romangpolong - Gowa  
Pada tanggal, 25 Januari 2021  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1155 TAHUN 2021

TENTANG

DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF  
ATAS NAMA **FITRIA JASMAN** JURUSAN **FISIKA**  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Permohonan ketua jurusan Fisika tanggal 13 April 2021 tentang penerbitan surat keputusan Dekan untuk Pelaksanaan ujian seminar komprehensif atas nama Fitria Jasman, NIM. 60400117036, jurusan Fisika.
- b. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Komprehensif.
- c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif maka dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.226 D tahun 2019 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

Pemrakarsa	Kasubag Akademik
Paraf : 	Paraf : 

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI TENTANG DEWAN PENGUJI DAN PELAKSANA UJIAN KOMPREHENSIF ATAS NAMA **FITRIA JASMAN** JURUSAN FISIKA PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Dewan Penguji dan Pelaksana Ujian Komprehensif Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- |            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Ketua      | : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D. |
| Sekretaris | : Ihsan, S.Pd., M.Si.           |
| Penguji 1  | : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.   |
| Penguji 2  | : Muh. Said L, S.Si., M.Pd.     |
| Penguji 3  | : Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag.    |
| Pelaksana  | : Hadiningsih, S.E.             |
- KEDUA : Tugas Dewan Penguji dan pelaksana ujian komprehensif :
- Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian Komprehensif
  - Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian
  - Penguji adalah menguji Mahasiswa dalam Pelaksanaan ujian Komprehensif
  - Pelaksana adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian Komprehensif;
- KETIGA : Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Romangpolong - Gowa

Pada tanggal 14 April 2021

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI



M. HAMMAM HALIFAH MUSTAMI



KEMENTERIAN AGAMA R.I  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363 (0411)841879 Fax (0411) 8221400  
Website : fst.uin-alauddin.ac.id

Nomor : **790**/Un.6/FST/PP.07/03/2021  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Untuk Menyusun Skripsi

Romangpolong – Gowa, **2** Maret 2021

Yth. Kepala Laboratorium Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Fitria Jasman
NIM	: 60400117036
Semester	: VII (Tujuh)
Fakultas	: Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Sahara, S.Si.,M.Sc.,Ph.D 2. Muh. Said L, S.Si.,M.Pd

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Skripsi " Pengaruh Ketebalan Terhadap Koefisien Absorpsi Papan Akustik berbahan dasar batang kelor (*Moringa oleifer lam*)".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan fasilitas Untuk melakukan Penelitian di "Kepala Laboratorium Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin"

Demikian atas perhatian dan dukungannya di ucapkan terima kasih

Wassalam

Wakil Dekan Bidang Akademik



Tembusan:  
- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (Sebagai Laporan)

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap Fitria Jasman, biasa dipanggil Fitri. Lahir di Kolai, 05 Juli 1999. Anak kelima dari tujuh bersaudara yang buah kasih sayang dari pasangan Ayahanda Jasman dan Ibunda Norma. Penulis menempuh pendidikan formal pertama pada tahun 2006 di SD 38 Kolai dan selesai pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Enrekang selama 3 tahun dan selesai pada tahun 2014 kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Enrekang dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis beranggapan bahwa kecil ataupun besar usaha yang dilakukan pasti semua itu akan mendapatkan hasil yang maksimal, semua tergantung dari kemauan diri sendiri.