

STUDI LITERATUR
PENGARUH JENIS METODE ASAM DAN BASA PADA EKSTRAKSI
GELATIN TERHADAP KUALITAS GELATIN



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

ADE AFRI IRAWAN
NIM:70100117008

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2021

HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ade Afri Irawan
NIM : 70100117008
Tempat/Tgl. Lahir : Sumbawa, 26April 1999
Jurusan : Farmasi
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Villa Samata Sejahtera Pondok Annur
Judul : Studi Literatur-Pengaruh Metode Ekstraksi Terhadap
Kualitas Gelatin Ikan dengan Pretreatment Alkali Acid

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Agustus 2021

Penulis,


Ade Afri Irawan

NIM 70100117008

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Studi Literatur-Pengaruh Jenis Metode Asam dan Basa Pada Ekstraksi Gelatin Terhadap Kualitas Gelatin*” yang disusun oleh Ade Afri Irawan, NIM: 70300117008, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 11 November 2021** yang bertepatan dengan tanggal **6 Rabi’ul Akhir**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 11 November 2021
6 Rabi’ul Awal 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji I	: apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Farm., S.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Rosmini, S.Ag., M.Th.I.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, Nabi sebagai Rahmatan Lil'alam beserta para sahabat.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan. Namun atas dukungan dari berbagai pihak yang terus memberikan motivasi sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.

Terima kasih yang sebesar besarnya saya persembahkan kepada kedua orang paling spesial yaitu kedua orang tua saya Suryani dan Zulkarnain yang tak henti-hentinya memanjatkan do'a memberikan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas do'a, dan bimbingannya kepada penulis dan tak terlupakan kepada sahabat-sahabat saudara tak sedarah selama berkuliah, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. H. Fais Satrianegara, SKM., Mars. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Apt. Nurul Muhlisah Maddeppungeng, S.Farm., M.Si. selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
10. Dr. Rosmini, M.Th.I. selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
11. Apt. Nursalam Hamzah S.Si., M.Si. selaku pendamping penelitian yang telah meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam proses penelitian.

12. Bapak dan ibu dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah swt membalas jasa-jasa beliau. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
13. Kepada seluruh laboran yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
14. Kepada teman-teman “angker 6” Adrian Jaya, Nurul Atika Jaya, Rahmiati, Suci Safira Putri, Suci Nurzakinah, Yustikah Annisa Hamzah, Ulfa Mawaddah, dan Dinda Nuralifiah yang sudah berbagi pengalaman selama 1 tahun lebih di lab.
15. Kepada teman-teman kovalen 2017 yang telah menemani selama kurang lebih 4 tahun

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah swt. Aamiin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 11 November 2021
Penyusun

Ade Afri Irawan

NIM 70100117008

UNIVERSITAS ISLAMIC
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan masalah.....	5
1.3. Tujuan penelitian.....	5
BAB II METODE	6
2.1. Strategi Pencarian Jurnal	6
2.1.1. <i>Framework</i> penelitian.....	6
2.1.2. Kata kunci yang digunakan.....	8
2.1.3. Database atau <i>search engine</i> yang digunakan.....	8
2.2. Kriteria inklusi dan eksklusi jurnal.....	8
2.3. Seleksi studi dan penilaian kualitas	8
2.3.1. Hasil pencarian dan seleksi studi.....	9
2.3.2. Daftar artikel hasil pencarian.....	9
BAB III HASIL DAN ANALISIS	12
3.1. Hasil	12
3.2. Analisis.....	12
BAB IV PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gelatin	37
4.1.1. Definisi.....	37
4.1.2. Sumber.....	37
4.1.3. Sifat fisika kimia.....	39

4.1.4. Komponen penyusun.....	40
4.1.5. Kegunaan.....	40
4.1.6. Metode ekstraksi gelatin.....	41
4.1.7. Karakteristik Gelatin Yang Baik.....	43
4.2. Pengaruh metode, konsentrasi asam dan basa pada ekstraksi gelatin terhadap kualitas gelatin	44
4.2.1. Pengaruh variabel pada metode pretreatment.....	45
4.2.2. Pengaruh penggunaan senyawa basa pada metode pretreatment.....	62
4.2.3. Pengaruh penggunaan senyawa basa pada metode pretreatment.....	63
4.2.4. Karakteristik hasil gelatin.....	68
4.2.4.1. Viskositas.....	68
4.2.4.2. Gel Strength.....	70
4.2.4.3. Kadar Abu.....	72
4.2.4.4. pH.....	74
4.3. Tinjauan islam.....	75
BAB V PENUTUP.....	76
5.1. Kesimpulan.....	76
5.2. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	83
RIWAYAT HIDUP.....	88



ALAUDDIN
 M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Skema Analisis Artikel.....	36
Gambar 2. Rumus Struktur Gelatin.....	39
Gambar 3. Komposisi asam amino gelatin	40
Gambar 4. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	52
Gambar 5. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	53
Gambar 6. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	53
Gambar 7. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	54
Gambar 8. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	54
Gambar 9. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	55
Gambar 10. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	55
Gambar 11. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	56
Gambar 12. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualita gelatin.	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Framework</i> Penelitian	6
Tabel 2. Kriteria Inklusi Dan Eksklusi	8
Tabel 3. Hasil Penelusuran Literatur	9
Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi	9
Tabel 5. Hasil Seleksi Pustaka	12
Tabel 6. Hasil Analisis Artikel	12
Tabel 7. Kondisi Ekstraksi Dan Kualitas Gelatin	37
Tabel 8. Pengaruh penggunaan senyawa asam pada metode pretreatment	37
Tabel 9. Viskositas Gelatin Hasil Seleksi Artikel	66
Tabel 10. <i>Gel Strength</i> Optimum Gelatin Hasil Seleksi Artikel	68
Tabel 11. Kadar Abu Gelatin Hasil Seleksi Artikel	70
Tabel 12. pH Gelatin Hasil Seleksi Artikel	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil pencarian jurnal berdasarkan kata kunci pada database <i>science direct</i>	83
Lampiran 2. Hasil pencarian jurnal berdasarkan kata kunci pada database <i>pubmed</i>	84
Lampiran 3. Hasil pencarian jurnal berdasarkan kata kunci pada database <i>google scholar</i>	86



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Ade Afri Irawan
NIM : 70100117008
Jurusan : Farmasi
Judul Skripsi : Studi Literatur Pengaruh Jenis Metode Asam Dan Basa Pada Ekstraksi Gelatin Terhadap Kualitas Gelatin
Pembimbing I : apt. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si
Pembimbing II : apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.

Gelatin adalah polipeptida dengan berat molekul tinggi yang diperoleh hidrolisis parsial kolagen, protein berserat yang tidak larut dalam air yang ditemukan di tulang, jaringan ikat, dan beberapa usus hewan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh metode, jenis, konsentrasi asam basa pada ekstraksi gelatin terhadap kualitas gelatin yang dihasilkan. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif melalui studi literatur. menggunakan framework PICO dengan populasi (sumber gelatin), intervensi (jenis asam dan basa, konsentrasi asam, basa dan parameter hasil), *comparison* (kualitas gelatin komersil dari GMIA), *outcome* (pengaruh jenis metode dan konsentrasi asam dan basa terhadap kualitas gelatin yang optimal). Penelusuran pustaka menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi dengan kata kunci *gelatin extraction, gelatin production, gelatin characterization* dan *search engine pubmed, google scholar dan science direct*. Dari hasil penelusuran literatur diperoleh sebanyak 56 artikel hasil inklusi dan dieksklusi sebanyak 36 artikel sehingga diperoleh 20 artikel yang memenuhi kriteria yang selanjutnya dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas gelatin yakni *gel strength*, viskositas, kadar abu, dan pH dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi basa/asam dan suhu pada metode pretreatment tidak mempengaruhi kualitas dari gelatin yang dihasilkan, konsentrasi asam dan basa terbaik dari hasil analisis artikel adalah menggunakan NaOH 0.1 M dan asam asetat 0.2 M menghasilkan kualitas gelatin yang optimum.

Kata kunci : ekstraksi gelatin, karakteristik gelatin, ekstraksi asam, ekstraksi basa.

ABSTRACT

Name : Ade Afri Irawan
Nim : 70100117008
Major : Farmasi
Thesis title : Study Literature of The Effect of Extraction Methods on the Quality of Fish Gelatin with Alkali Acid Pretreatment

Gelatin is a high molecular weight polypeptide obtained by partial hydrolysis of collagen, a water-insoluble fibrous protein found in bone, connective tissue, and some animal intestines. This study aims to obtain information about the effect of method, type, concentration of acid and base on gelatin extraction on the quality of the gelatin produced. The research method is descriptive qualitative through literature study. using the PICO framework (population: source of gelatin, intervention: type of acid and base, concentration of acid, base and yield parameters, comparison: Quality of commercial gelatin from GMIA, Outcome: Effect of method type and concentration of acid and base on optimal gelatin quality). inclusion and exclusion with keywords Gelatin extraction, Gelatin production, Gelatin characterization and search engine pubmed, google scholar and science direct. From the literature search results obtained as many as 56 articles and excluded as many as 36 articles in order to obtain 20 articles that meet the inclusion criteria which are then analyzed . The results of the research on the quality of fish gelatin, namely Gel Strength, viscosity, ash content, and pH were influenced by the extraction method, both from the concentration temperature of acids and bases in pretreatment and soaking time. The higher the extraction temperature, the lower the Gel strength value and the ash content of the gelatin produced. The higher the extraction temperature, the higher the viscosity value. The resulting gelatin has an optimum pH obtained in gelatin extraction with temperatures in the range of 45-65°C.

Key words : Gelatin extraction, Gelatin production Gelatin characterization

ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gelatin adalah polipeptida dengan berat molekul tinggi yang diperoleh dengan hidrolisis parsial kolagen, protein berserat yang tidak larut dalam air yang ditemukan di tulang, jaringan ikat, dan beberapa usus hewan. Kolagen adalah protein ekstraseluler sekitar 300 kDa yang terdiri dari tiga rantai polipeptida yang disebut rantai- α yang saling melilit dalam suprahelix. Ketiga rantai- α dapat tersusun rapat karena pembentukan glisin, yang rantai samping hidrogennya berorientasi ke pusat struktur heliks. Kolagen mengandung setidaknya 18 dari 20 asam amino dan ditandai dengan kandungan glisin, prolin, dan hidroksiprolin yang tinggi (Mohtar et al., 2010).

Permintaan gelatin yang semakin meningkat setiap tahunnya karena gelatin sangat penting untuk digunakan dalam berbagai hal. Gelatin banyak digunakan dalam makanan, farmasi, obat-obatan, dan industri lainnya. Dalam industri makanan, gelatin banyak digunakan sebagai bahan penstabil, perekat, bahan pengikat, bahan pembentuk gel, pengental, bahan pengocok dan penambah viskositas. Tidak hanya itu, gelatin juga digunakan dalam industri farmasi sebagai bahan pembuatan kapsul, pengikat tablet dan mikroenkapsulasi (Huda et al, 2013: 71).

Dalam Industri Makanan, fungsi gelatin dalam industri makanan adalah salah satu jenis produk gelatin pencuci mulut (agar, jelly, puding): berfungsi sebagai pengental, membuat produk menjadi elastis. Pada produk daging olahan

dan daging kaleng: berperan dalam meningkatkan daya ikat air, konsistensi, dan stabilitas sosis, kornet, dan produk ham. Pada produk olahan susu : berfungsi untuk memperbaiki tekstur, konsistensi dan stabilitas produk serta menghindari sineresis pada yoghurt, es krim, susu asam, dan krim keju. Pada produk bakery : berfungsi untuk menjaga kelembaban produk dan sebagai bahan pengisi perekat pada roti. Kemudian dalam industri farmasi, gelatin digunakan sebagai bahan dalam pembuatan cangkang kapsul (kapsul keras dan lunak). Kemudian dalam dunia medis, gelatin berfungsi sebagai bahan pelapis alami, misalnya dalam pembuatan alat implan dan media konsumsi obat-obatan seperti LSD (*Lysergic acid diethylamide*) yang dikenal dengan istilah geltabs. . Fungsi lain dari gelatin adalah sebagai bahan pembuatan spons bedah, salep, zat plasma, suplemen diet/kesehatan, dan sirup (Arief, 2016).

Di tengah banyaknya manfaat dari gelatin, ternyata gelatin menyimpan banyak permasalahan yang menjadi sesuatu yang harus dicari solusinya. Masalah yang paling utama adalah gelatin yang diimpor dari luar negeri dibuat dengan menggunakan bahan baku yang berasal dari kulit, tulang dan kulit babi. Gelatin yang dihasilkan dari babi merupakan masalah besar bagi umat Islam karena babi adalah hewan yang haram bila dikonsumsi oleh umat muslim.

Selain kulit babi, gelatin juga dapat dihasilkan dari tulang dan kulit sapi. Namun, gelatin yang berasal dari tulang dan kulit sapi membuat kekhawatiran dan kurang menguntungkan untuk kesehatan sebab maraknya berita yang menyampaikan tentang penyakit sapi gila (*mad cow disease*) atau yang kita kenal sebagai Bovine Spongiform Encephalopathy. Tidak hanya itu, bahan baku

gelatin yang berasal dari tulang sapi lebih mahal dan lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan gelatin yang diperoleh dari tulang ikan yang jumlahnya banyak dan belum diaplikasikan secara maksimal (Minah et al, 2016: 26). Pemanfaatan ikan sebagai sumber gelatin menjadikan kebutuhan dalam pembuatan gelatin dapat terpenuhi, dari pengolahan limbah ikan ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan nilai ekonomisnya, melalui pemanfaatan produk sampingan ikan yang berupa limbah sisik ikan (Karim & Bhat, 2009). Kandungan yang terdapat dalam sisik, 50% sisik ikan mengandung kolagen sehingga dapat menghasilkan gelatin yang lebih banyak dari pada gelatin yang berasal dari limbah tulang (Akagündüz et al., 2014).

Pada penelitian yang berjudul “Karakteristik hidrolisat protein ikan bandeng (*Chanos chanos*) dengan konsentrasi bromelin yang berbeda” menjelaskan bahwa ikan bandeng berpotensi menjadi bahan baku hidrolisat protein ikan karena kandungan protein tinggi dan memiliki produksi yang cukup melimpah di Indonesia (Wijayanti2016), tercatat sebanyak 19,39% kandungan protein ikan bandeng yang dapat diolah menjadi hidrolisat protein ikan. Dalam jurnal (Yanuar Budi Prasetyo, Sastro Darmanto, & Swastawati, 2015), dinyatakan bahwa hidrolisat protein ikan bandeng dapat dimanfaatkan dalam bidang industri pangan dan farmasi, yakni dapat menjadi dasar pembuatan gelatin. Oleh karena itu, agar nilai ekonominya meningkat, maka sebagai alternative lain dalam mengembangkan gelatin halal digunakan limbah tulang, sisik dan sirip ikan sebagai sampel dalam pembuatan gelatin dengan variable konsentrasi perendaman (1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%) (Robi & Selviastuti, 2014: 54).

Gelatin dapat diproduksi melalui dua metode, yaitu metode asam dan basa. Gelatin dengan metode asam (tipe A) adalah gelatin yang dalam proses pembuatannya menggunakan asam sedangkan gelatin dengan metode basa (tipe B) adalah gelatin yang dalam proses pembuatannya menggunakan basa.. Dalam ekstraksi menggunakan basa pada proses bahan baku yang dipotong dan ossein yang dibuat dari tulang diolah dengan alkali dalam tangki atau lubang hingga 125 m³ dalam volume, dengan atau tanpa pengadukan. Proses ekstraksi tergantung pada konsentrasi dan suhu yang digunakan, proses ekstraksi dapat memakan waktu beberapa hari, misalnya dengan larutan natrium hidroksida 1%. Kualitas gelatin sangat bergantung dengan nilai Bloom dan viskositas yang diperoleh. Dalam ekstraksi asam menggunakan asam dapat disesuaikan dalam mengekstraksi memungkinkan asam untuk bereaksi selama 48-72 jam. Kemudian Setelah ekstraksi dilakukan pengontrolan terhadap pH yang di inginkan dengan menambahkan alkali. Parameter yang mempengaruhi dalam proses ekstraksi ini meliputi pH dan suhu yang digunakan selama proses ekstraksi (H.Gareis, 2007).

Pada penelitian (Ismail et al., 2019) yang berjudul Ekstraksi dan Karakteristik Gelatin dari Sisik dan Tulang Bandeng (*Chanos chanos*) dengan Variasi Konsentrasi Asam dan Basa, Cara Ekstraksi dan Pengeringan Disebutkan bahwa ekstraksi menggunakan variasi konsentrasi asam dan basa pada sisik dan tulang ikan bandeng (*Chanos chanos*). Konsentrasi basa dan asam yang digunakan adalah 0,01 N, 0,1 N dan 1 N yang biasanya adalah natrium hidroksida dan asamnya adalah asam asetat. Sementara itu, dalam sebuah studi oleh (Huda et al, 2013: 71), metode yang digunakan merupakan metode lama perendaman asam 24 jam dan 48 jam dengan variasi HCl 4%, 5% dan 6%.

1.2. Rumusan masalah

Bagaimana pengaruh metode, jenis, konsentrasi asam basa pada ekstraksi gelatin terhadap kualitas gelatin?.

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh metode, jenis, konsentrasi asam basa terhadap ekstraksi gelatin terhadap kualitas gelatin.



BAB II

METODE

2.1. Strategi Pencarian Jurnal

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan. Metode studi kepustakaan adalah suatu rangkaian penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan, bahan bacaan dan pencatatan yang diperlukan untuk diolah lebih lanjut dalam proses penelitian.

Tujuan dilakukannya penelitian ini dengan metode studi pustaka adalah untuk menemukan objek yang akan diteliti, melakukan perbandingan antara penelitian yang telah ada sebelumnya dan menentukan langkah-langkah terkait penelitian yang perlu dilakukan, melakukan analisis dan memperoleh inovasi baru serta menentukan maksud dan hubungan antar objek yang akan diteliti.


2.1.1. Framework penelitian

Pencarian dan analisis pustaka pada penelitian ini dilakukan berdasarkan metode PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*). sebagai berikut

Tabel 1. Framework penelitian

P	I	C	O
<i>Population</i>	<i>Intervention</i>	<i>Comparison</i>	<i>Outcome</i>
sumber gelatin	Jenis asam dan basa, konsentrasi asam dan basa, metode dan Parameter hasil.	Kualitas gelatin komersil dari GMIA (<i>Standard Testing Methods For Edible Official Procedures of the Gelatin Manufacturers, 2019</i>)	Pengaruh jenis metode dan konsentrasi asam dan basa terhadap kualitas gelatin yang optimal.

Penelitian ini secara keseluruhan dilakukan berdasarkan kerangka berikut



2.1.2. Kata kunci yang digunakan

Kata kunci yang digunakan pada pencarian literatur yaitu *gelatin extraction, gelatin production, gelatin characterization*.

2.1.3. Database atau *search engine* yang digunakan

Data base atau *search engine* yang digunakan dalam penulisan ini adalah *PubMed, Google Scholar* dan *Science Direct*.

2.2. Kriteria inklusi dan eksklusi jurnal

Kriteria yang digunakan dalam pencarian dan pengumpulan artikel disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria inklusi	Kriteria eksklusi
1. Rentang waktu publikasi jurnal maksimal 10 tahun terakhir (2011-2021) 2. Berbahasa inggris 3. Subjek penelitian yaitu gelatin 4. Tipe jurnal termasuk <i>original research article</i> 5. Ketersediaan naskah <i>free full text/open access</i> 6. Tema pada artikel adalah penggunaan asam dan basa pada metode ekstraksi gelatin dan karakteristik gelatin 7. Sumber jurnal ber ISSN/DOI	1. Metode kerja yang disajikan tidak jelas dan terperinci 2. Artikel tidak memiliki karakteristik GMIA

2.3. Seleksi studi dan penilaian kualitas

2.3.1. Hasil pencarian dan seleksi studi

Hasil penelusuran literatur disajikan pada tabel dibawah ini yang memuat database, kata kunci, dan jumlah artikel.

Tabel 3. Hasil Penelusuran Literatur

Data base	Kata Kunci	Jumlah Artikel		
		Inklusi	Eksklusi	Akhir
Pubmed	<i>Gelatin extraction</i>	10	5	5
	<i>Gelatin production</i>	5	4	1
	<i>Gelatin extraction methods</i>	3	1	2
Science direct	<i>Gelatin extraction</i>	10	6	4
	<i>Gelatin production</i>	9	7	2
	<i>Gelatin extraction methods</i>	1	1	0
Google scholar	<i>Gelatin extraction</i>	11	8	3
	<i>Gelatin production</i>	4	2	2
	<i>Gelatin extraction method</i>	3	2	1
Total Pustaka yang akan dianalisis dan dibahas				20

2.3.1. Daftar artikel hasil pencarian

Artikel hasil pencarian yang telah diseleksi disajikan pada tabel dibawah ini yang memuat judul, penulis dan tahun, DOI, dan kriteria jurnal

Tabel 4. Daftar Artikel Hasil Seleksi

No	Judul	Penulis dan tahun	Nomor ISSN/DOI	Kriteria jurnal
1.	<i>Functional characteristics of gelatin extracted from skin and bone of Tiger-toothed croaker (Otolithes ruber) and Pink perch (Nemipterus japonicus)</i>	(Koli et al., 2012)	09603085	Q1
2.	<i>The Effects Of animalage Andaceticacid Concentration On Pigskin Gelatin Characteristics M.</i>	(Sompie, 2012)	20878273	Q3
3.	<i>Physicochemical and functional properties of gelatins extracted from turkey and chicken heads</i>	(Du et al., 2013)	15253171	Q1
4.	<i>Physical and chemical properties of wami tilapia skin gelatin</i>	(A. da T. Alfaro et al., 2013)	1678457X	Q2
5.	<i>Optimization of gelatin extraction from chicken deboner residue using RSM method</i>	(Rafieian et al., 2013)	10.1007/s13197-011-0355-7	Q2

6.	<i>Optimization of gelatin extraction and physico-chemical properties of catfish (Clarias gariepinus) bone gelatin</i>	(Sanaei et al., 2013)	19854668	Q3
7.	<i>African catfish (Clarias gariepinus) skin gelatin: Extraction optimization and physical-chemical properties</i>	(A. T. Alfaro et al., 2014)	09639969	Q1
8.	<i>Characteristics and chemical composition of skins gelatin from cobia (Rachycentron canadum)</i>	(Silva et al., 2014)	00236438	Q1
9.	<i>Preparation and characterization of gelatin from collagen biomass obtained through a pH-shifting process of mechanically separated turkey meat</i>	(Du et al., 2014)	15253171	Q1
10.	<i>Optimization of process parameters for gelatin extraction from the skin of Blackspotted croaker using response surface methodology</i>	(Jakhar et al., 2014)	09758402	Q2
11.	<i>Optimisation of gelatin extraction from Unicorn leatherjacket (Aluterus monoceros) skin waste: response surface approach</i>	(Hanjabam et al., 2015)	09758402	Q2
12.	<i>The Effects of Acetic Acid Concentration and Extraction Temperature on Physical and Chemical Properties of Pigskin Gelatin</i>	(Sompie et al., 2015)	2211601X	-
13.	<i>Extraction and physicochemical characterization of broiler (Gallus gallus domesticus) skin gelatin compared to commercial bovine gelatin</i>	(Aykin-Dinçer et al., 2017)	15253171	Q1
14.	<i>Physiochemical and functional properties of gelatin obtained from tuna, frog and chicken skins</i>	(Aksun Tümerkan et al., 2019)	18737072	Q1
15.	<i>Effect of acid treatment on extraction yield and gel strength of gelatin from whiptail stingray (Dasyatis brevis) skin</i>	(Sántiz-Gómez et al., 2019)	12267708	Q2
16.	<i>Extraction and characterization</i>	(Ahmed et	1319562X	Q1

	<i>of gelatin from camel skin (potential halal gelatin) and production of gelatin nanoparticles</i>	al., 2020)		
17.	<i>Extraction of crude gelatin from duck skin: effects of heating methods on gelatin yield</i>	(Kim et al., 2020)	15253171	Q1
18.	<i>Comparison of the Physico-Chemical Properties of Type-B Halal Gelatin from Bovine and Goat Skin Material</i>	(Bahar et al., 2021)	17551315	-
19.	<i>Optimization of the extraction procedures and the characterization of fish gelatin from fringescale sardinella (Sardinella fimbriata) bones</i>	(Arshad et al., 2021)	18449166	Q3
20.	<i>Physicochemical Properties of Peking Duck Skin Gelatin Extracted Using Acid Pretreatment (ADS) or Mixed Alkaline-Acid Pretreatment (ALDS)</i>	(Teng et al., 2021)	17551315	-

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

3.1. Hasil

Hasil seleksi pustaka dari search engine *Pubmed*, *science direct*, dan *google scholar* dengan menggunakan 3 kata kunci menghasilkan 29 artikel hasil penelitian yang dapat dianalisis sebagaimana disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5. Hasil seleksi Pustaka

No	Database	Jumlah
1	Pubmed	8
2	Science direct	6
3	Google scholar	6
Jumlah artikel		20

3.2. Analisis

Tabel 6. Hasil Analisis Artikel

No	Judul dan penulis	Population	Intervention	Comparison	Outcome
1	<i>Physicochemical Properties of Peking Duck Skin Gelatin Extracted Using Acid Pretreatment (ADS) or Mixed Alkaline-Acid Pretreatment (ALDS)</i> (Teng et al., 2021)	Kulit Bebek peking	<p>Jenis konsentrasi asam dan basa :</p> <p>Asam :</p> <ol style="list-style-type: none"> Asam asetat 0,1 M 1:7 Perbandingan (sampel : larutan) Asam sitrat 0,7% 1:7 Perbandingan (sampel : larutan) <p>Basa :</p> <ol style="list-style-type: none"> NaOH 2% 1:7 Perbandingan (sampel : larutan) <p>Metode Suhu: 25°C Lama perendaman: 40 menit</p>	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g vsikositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan menggunakan asam asetat 0,1 M dengan perendaman 40 menit menghasilkan: Rendemen: 1,33% Gel strength 364.10 g Kadar abu 0,84%

			Parameter kualitas gelatin 1. Gel strength 2. Kadar abu 3. Viskositas 4. pH		Viskositas 13,51 pH 5.31 Ekstraksi dengan menggunakan NaOH 2% 1:7 selama 40 menit dan asam sitrat 0,7% 1:7 selama 40 menit menghasilkan: Rendemen: 1,95% Gel strength 205.13 g Kadar abu 2,89% Viskositas 12,35 pH 8.34
2.	<i>Extraction and physicochemical characterization of broiler (Gallus gallus)</i>	Kulit ayam kampung	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 2. Asam sulfat 0,15% 4. Asam sitrat 0,7%	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75	Ekstraksi dengan menggunakan asam sulfat

	<p><i>domesticus</i>) <i>skin gelatin compared to commercial bovine gelatin</i> (Aykin-Dinçer et al., 2017)</p>		<p>Basa : 1. NaOH 0,15% 1:7</p> <p>Metode Suhu: 25°C Lama perendaman: 30 menit</p> <p>Parameter kualitas gelatin 1. viskositas 2. gel strenght 3. pH</p>	<p>Kadar abu : 0,3 – 2 (GMIA, 2012)</p>	<p>0,25% , dan asam sitrat 0,7% suhu 25°C selama 30 menit, dinetralka n dengan NaOH 0,1M, ekstraksi menggung akan freeze dried menghasil kan: Rendame n 6.5%, pH 5.82 dan 5.73 Gel strenght 166.65 g, Viskosita s 1.35</p>
3.	<p><i>Physicochemic al and functional properties of gelatins extracted from turkey and chicken heads</i> (Du et al., 2013)</p>	<p>Kepala ayam</p>	<p>Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam asetat 0,05 M 1:10 Perbandingan (air : volume)</p> <p>Basa : 1. NaOH 0,1M selama 6 jam</p>	<p>pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g vsikositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)</p>	<p>Ekstraksi dengan menguna kan NaOH 0,1 M 1:10 selama 6 jam dan asam asetat 0,05 M</p>

			<p>Metode Suhu: 4°C Lama perendaman: 18 jam</p>		<p>1:10, pengeringan menggunakan <i>freeze dried</i> menghasilkan: Rendemen <i>(Chicken Head Stage 1)</i> 31.21% <i>(Chicken Head Stage 2)</i> 21.08%, <i>(Turkey Head Stage 1)</i> 37.97% <i>(Turkey Head Stage 2)</i> 24.79% .</p> <p>Kadar abu <i>(Chicken Head Stage 1)</i> 0.05 % <i>(Chicken Head Stage 2)</i> 0.03%, <i>(Turkey Head Stage 1)</i> 0.06% <i>(Turkey Head Stage 2)</i></p>
--	--	--	---	--	---

					0.03%. Gel strenght (<i>Chuicken Head Stage 1</i>) 247.9g (<i>Chuicken Head Stage 2</i>) 200.4g, (<i>Turkey Head Stage 1</i>) 368.4g (<i>Turkey Head Stage 2</i>) 332.7g.
4.	<i>The Effects of Acetic Acid Concentration and Extraction Temperature on Physical and Chemical Properties of Pigskin Gelatin</i> (Sompie et al., 2015)	Kulit babi	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam asetat 0,5 M 2%, 4% dan 6% Metode Suhu: - Lama perendaman: 24 jam	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan menggunakan Asam asetat 0,5 M 2%, 4% dan 6% pengeringan menggunakan freeze dried menghasilkan: Gel strenght 134,22 g Viskositas. 7.16 cP Kandungan protein

					88,56%
					pH 5,21
5.	<i>Preparation and characterization of gelatin from collagen biomass obtained through a pH-shifting process of mechanically separated turkey meat</i> (Du et al., 2014)	Daging kalkun	<p>Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam asetat 0,05 M 1:10 Perbandingan (air : volume)</p> <p>Basa : 2. NaOH 0,25 M selama 6 jam</p> <p>Metode Suhu: 4°C Lama perendaman: 4 jam</p> <p>Parameter kualitas gelatin 1.Kadar abu 2.Gel strenght</p>	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	<p>Ekstraksi dengan menggunakan NaOH 0,25 M 1:10 selama 6 jam dan asam asetat 0,05M 1:10 selama 4 jam menghasilkan:</p> <p>Rendemen <i>Mechanically Separated Turkey Meat Stage 1</i> 4.13% <i>Mechanically Separated Turkey Meat Stage 2</i> 2.23%,</p> <p>Kadar abu <i>Mechanically Separated Turkey Meat Stage</i></p>

					<p>0.07% <i>Mechanically Separated Turkey Meat Stage</i> 0.07%,</p> <p>Gel strength <i>Mechanically Separated Turkey Meat Stage</i> 338.4 g <i>Mechanically Separated Turkey Meat Stage</i> 309.2 g,</p>
6.	<i>Physiochemical and functional properties of gelatin obtained from tuna, frog and chicken skins</i> (Aksun Tümerkan et al., 2019)	Gelatin dari kulit ikan tuna, katak dan ayam	<p>Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asam asetat 0,2 M 1:10 Perbandingan (kulit : larutan) 2. Asam asetat 0,05 M 1:10 Perbandingan (kulit: larutan) 3. Asam klorida 5% 1:2 Perbandingan (kulit: larutan) <p>Basa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NaOH 0,1M 2. NaOH 0,2 M 3. NaOH 0,25 M 	<p>pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)</p>	<p>Ekstraksi dengan menggunakan NaOH 0,1M M dan Asam asetat 0,2 M 1:10 menghasilkan:</p> <p>Rendemen sisik ikan tuna 11.3%</p> <p>pH sisik ikan tuna 6.74</p>

			<p>Metode Suhu: 4°C 25°C 25°C</p> <p>Lama perendaman: 12 jam 3 jam 24 jam</p> <p>Parameter kualitas gelatin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kadar abu 2. pH 3. viskositas 4. gel strenght 		<p>Kadar abu Sisik ikan tuna 3.0</p> <p>Viskositas Sisik ikan tuna 5.0</p> <p>Gel strenght Ikan tuna 336 g</p> <p>Ekstraksi dengan menggunakan NaOH 0,2M M dan Asam asetat 0,05 M 1:10 menghasilkan:</p> <p>Rendemen kulit katak 15.4%,</p> <p>pH katak 6.61,</p> <p>Kadar abu Kulit katak 1.5,</p> <p>Viskositas Kulit</p>
--	--	--	---	--	---

					<p>katak 14.1,</p> <p>Gel strenght Kulit katak 363 g,</p> <p>Ekstraksi dengan menggunakan NaOH 1N dan Asam klorida 5% menghasilkan : Rendamen kulit ayam 2.2%.</p> <p>pH kulit ayam 7.1,</p> <p>Kadar abu Kulit ayam 3.0,</p> <p>Viskositas Kulit ayam 7.5,</p> <p>Gel strenght kulit ayam 352 g,</p>
7.	<i>Comparison of the Physico-</i>	Gelatin dari kulit	Jenis konsentrasi asam dan basa :	pH : 3.8- 7.5 gel strength:	Ekstraksi dengan

	<p><i>Chemical Properties of Type-B Halal Gelatin from Bovine and Goat Skin Material</i> (Bahar et al., 2021)</p>	<p>sapi dan kambing</p>	<p>Asam : 1. Asam klorida 0,1 N 1:1 Perbandingan (kulit: larutan)</p> <p>Basa : 1. CaO 10% 1:1 Perbandingan (kulit: larutan)</p> <p>Metode Suhu: Lama perendaman: 5 menit Parameter kualitas gelatin 1. kadar abu 2. pH</p>	<p>50 – 300 g vsikositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)</p>	<p>menggunakan CaO 10% dan Asam klorida 0,1 pada sampel kulit sapi dan kulit kambing menghasilkan : Rendemen sapi 13.51 % kambing 11.04 %, Kadar abu Kulit sapi 3.28% Kulit kambing 2.4%, pH kulit sapi 6.87 Kulit kambing 6.91</p>
8.	<p><i>Optimization of the extraction procedures and the characterization of fish gelatin from fringescale sardinella (Sardinella</i></p>	<p>Gelatin tulang ikan tembang</p>	<p>Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam sulfat 0,04 M 1:10 Perbandingan (air : volume) 2. HCl 1 M 3. Asam asetat 0,17M Basa :</p>	<p>pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g vsikositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)</p>	<p>Ekstraksi dengan menggunakan HCl 1 M 4°C selama 14 jam menghasilkan :</p>

	<p><i>fimbriata</i> <i>bones</i> (Arshad et al., 2021)</p>		<p>1. NaOH 0,01 M Metode Suhu: 4°C 27°C 27°C Lama perendaman: 14 jam 9 hari 45 menit Parameter kualitas gelatin 1. Kadar abu 2. Gel strength</p>	<p>Rendamen; metode A 6.0%, Ekstraksi dengan menggunakan HCl 1 M 27°C selama 9 hari menghasilkan : Rendamen; metode B 3.4%, Ekstraksi dengan menggunakan 0,01M NaOH, 0,04 M H₂SO₄ dan 0,17M C₂H₄O₂ pada suhu 27°C selama 24 jam menghasilkan : Rendamen; metode C 1.3% Ekstraksi dengan menggunakan 2 M NaOH, dan 2 M</p>
--	--	--	--	--

					<p>HCl pada suhu 8°C selama 3 hari menghasilkan : Rendamen; metode D 0.5%,</p> <p>Dari 4 metode diperoleh metode terbaik yang dapat digunakan adalah metode A dengan nilai rendamen yang signifikan, kemudian diukur kadar abu menghasilkan; Kadar abu 4.7%</p>
9.	<i>Extraction of crude gelatin from duck skin: effects of heating methods on gelatin yield</i> (Kim et al., 2020)	Gelatin kulit bebek	<p>Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam klorida 0,1 M Basa : 1. NaOH 0,1 N 3. Kadar abu</p> <p>Metode Suhu: 18°C</p> <p>Lama perendaman: 24 jam</p>	<p>pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)</p>	<p>Ekstraksi dengan menggunakan 0,1 N HCl dan 0,1 N NaOH dengan ekstraksi menggunakan metode</p>

			<p>Parameter kualitas gelatin</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pH 2. viskositas 3. gel strenght 	<p>water bath menghasilkan : Rendamen kulit bebek metode dengan penangas air 11.71%, pH metode penangas air 3.07, Gel strenght; metode penangas air 0.25 kg. viskositas metode penangas air 56.92 mPa</p> <p>Ekstraksi dengan menggunakan 0,1 N HCl dan 0,1 N NaOH dengan ekstraksi menggunakan metode sonikasi menghasilkan : Rendamen</p>
--	--	--	--	---

				<p>metode sonikasi 26.15%, pH metode sonikasi 3.05 Gel strenght; metode sonikasi 0.22 kg Viskositas; metode sonikasi 63.33 mPa</p> <p>Ekstraksi dengan menggunakan 0,1 N HCl dan 0,1 N NaOH dengan ekstraksi menggunakan metode uap panas menghasilkan :</p> <p>Rendemen metode uap panas 44.02% pH uap panas 3.04 Gel strenght; metode uap panas</p>
--	--	--	--	--

				<p>0.21 kg</p> <p>Viskositas; metode uap panas 74.80 mPa</p> <p>Ekstraksi dengan menggunakan 0,1 N HCl dan 0,1 N NaOH dengan ekstraksi menggunakan metode oven menghasilkan :</p> <p>Rendemen metode gelombang mikro 28.51%, pH metode gelombang mikro 3.02, Gel strength; metode gelombang mikro 0.26 kg</p> <p>Viskositas; metode gelombang mikro 77.86</p>
--	--	--	--	--

					mPa.
10.	<i>Characteristics and chemical composition of skins gelatin from cobia (Rachycentron canadum)</i> (Silva et al., 2014)	Gelatin kulit ikan kobia	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam klorida 1:1 Perbandingan (kg : liter) Basa : 1. NaOH 3 mol Metode Suhu: 25°C Lama perendaman: 15 menit Parameter kualitas gelatin 1. Kadar abu	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan NaOH 3 mol/liter selama 60 menit dan HCl 3 mol 1:1 selama 15 menit menghasilkan : Rendemen 79.5%, Uji kadar abu 2.6 g/100 g, gel strenght 232 g viskositas 4.32cP.
11.	<i>Physical and chemical properties of wami tilapia skin gelatin</i> (A. da T. Alfaro et al., 2013)	Gelatin dari kulit ikan nila wima	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam sulfat 0,3% 1:10 Perbandingan (air : volume) 2. Asam sitrat 0,7% 1:10 Perbandingan (air : volume) Basa : 1. NaOH 0,3% Metode Suhu: Lama perendaman:	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan NaOH 0,3%, asam sulfat 0,3% dan penggunaan asam kedua menggunakan asam sitrat 0,7% menghasilkan :

			Parameter kualitas gelatin 1. Kadar abu		pH 5.10 Kadar abu 2.10 g/100g.
12.	<i>Functional characteristics of gelatin extracted from skin and bone of Tiger-toothed croaker (Otolithes ruber) and Pink perch (Nemipterus japonicus)</i> (Koli et al., 2012)	Gelatin dari tulang dan sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam sulfat 0,2% 2. Asam sitrat 1,0% Basa : 1. NaOH 0,2% Metode Suhu: Lama perendaman: 40 menit Parameter kualitas gelatin 1. Gel strenght 2. Kadar abu 3. Viskositas	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan NaOH 0,2%, asam sulfat 0,2 % dan asam sitrat 1,0% selama 40 menit menghasilkan: Rendamen sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi diperoleh rendamen 7,56% dan 5,57%, ekstraksi tulang ikan tiga wajah dan ikan kurisi 4,57% dan 3,55% Kadar abu

				<p>sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi, 1,88% dan 0,30%,</p> <p>Tulang ikan tiga wajah dan ikan kurisi 2,70% dan 2,80%,</p> <p>Gel strenght Tulang ikan tiga wajah dan ikan kurisi 150g dan 130 g, pada</p> <p>sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi 170 g dan 140 g.</p> <p>viskositas kulit ikan tiga wajah dan ikan kurisi 10.53 cP dan 8.47 cP, pada</p>
--	--	--	--	--

					tulang ikan tiga wajah dan ikan kurisi didapat 8.30 cP dan 6.8 cP.
13.	<i>Optimisation of gelatin extraction from Unicorn leatherjacket (Aluterus monoceros) skin waste: response surface approach (Hanjabam et al., 2015)</i>	sisik ikan unicorn leather jacket	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam fosfat 0,25 M Basa : 2. NaOH 0,1 M Metode Suhu: 6-7 °C Lama perendaman: 24 jam Parameter kualitas gelatin 1. Gel strenght	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan NaOH 0,1M pada suhu 6°C selama 2 jam , dan asam fosfat 0,25M 6°C selama 24 jam menghasilkan: Rendamen 10.58%, Gel strenght diperoleh 138.54g.
14.	<i>Optimization of gelatin extraction and physico-chemical properties of catfish (Clarias gariepinus) bone gelatin (Sanaei et al., 2013)</i>	Sisik ikan lele dumbo	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam klorida 1-5% Metode Suhu: 4 °C Lama perendaman: 32 jam Parameter kualitas gelatin 1. Gel strenght	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan asam klorida 1-5% selama 0-32 jam menghasilkan: Rendamen 60.54%, gel strength 2

					30.25g.
15.	<p><i>THE EFFECTS OF ANIMAL AGE AND ACETIC CONCENTRATION ON PIGSKIN GELATIN CHARACTERISTICS M.</i> (Sompie, 2012)</p>	<p>Gelatin dari kulit babi</p>	<p>Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam asetat 2%, 4% dan 6%</p> <p>Metode Suhu: - Lama perendaman: 48 jam</p> <p>Parameter kualitas gelatin 1. Gel strength 2. pH 3. viskositas</p>	<p>pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)</p>	<p>Ekstraksi dengan asam asetat 2% selama 48 jam dengan umur sampel 5,7 dan 9 bulan menghasilkan:</p> <p>Rendemen 5 bulan 10,22 %, 7 bulan 10,46% 9 bulan 12,08%</p> <p>gel strength 5 bulan 134,84g 7 bulan 138,16g 9 bulan 143.12 g,</p> <p>viskositas 5 bulan 6,47 7 bulan 7,21 9 bulan 7,22</p> <p>pH 5 bulan 5,41 7 bulan 5,36 9 bulan</p>

					5,18
					Ekstraksi dengan asam asetat 4% selama 48 dengan umur sampel 5,7 dan 9 bulan menghasilkan:
					Rendamen
					5 bulan 10,74 %, 7 bulan 11,59% 9 bulan 12,34%
					gel strenght
					5 bulan 134,81g 7 bulan 136,02g 9 bulan 142.09 g,
					viskositas
					5 bulan 6,41 7 bulan 7,18 9 bulan 7,16
					pH
					5 bulan 5,25 7 bulan 5,21 9 bulan

				5,28
				Ekstraksi dengan asam asetat 6% selama 48 jam dengan umur sampel 5,7 dan 9 bulan menghasilkan:
				Rendemen
				5 bulan 11.01 %,
				7 bulan 12,29%
				9 bulan 12,67%
				gel strenght
				5 bulan 134,77g
				7 bulan 137,09g
				9 bulan 140.44 g,
				viskositas
				5 bulan 6,52
				7 bulan 7,04
				9 bulan 7,08
				pH
				5 bulan 5,19
				7 bulan 5,03

					9 bulan 5,20
16.	<i>Extraction and characterization of gelatin from camel skin (potential halal gelatin) and production of gelatin nanoparticles</i> (Ahmed et al., 2020)	Gelatin dari kulit unta	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam sulfat 0,1 M Metode Suhu: Lama perendaman: 72 jam Parameter kualitas gelatin 1. Gel strenght	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan asam sulfat 0,1M selama 3 hari menghasilkan: Rendemen maksimum 29,1%, gel strenght 340 g.
17.	<i>Effect of acid treatment on extraction yield and gel strength of gelatin from whiptail stingray (Dasyatis brevis) skin</i> (Sántiz-Gómez et al., 2019)	Gelatin dari kulit ikan pari berlian	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam klorida atau asetat 0,01, 0,025, 0,05, 0,075, 0,1, 0,15 dan 0,2 M Basa : 1. NaOH 0,1M Metode Suhu: - Lama perendaman: 1 jam Parameter kualitas gelatin 1. Gel strenght	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan NaOH 0,1M selama 1 jam, Asam klorida atau asetat 0,01, 0,025, 0,05, 0,075, 0,1, 0,15 dan 0,2 M selama 1 jam menghasilkan: Rendemen 7.0% gel strenght 653g


18.	<i>African catfish (Clarias gariepinus) skin gelatin: Extraction optimization and physical-chemical properties (A. T. Alfaro et al., 2014)</i>	Gelatin ikan dari sisik ikan lele dumbo	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : Asam sulfat dari 0,08, 0,15, 0,25, 0,35, dan 0,42% Basa : NaOH 0,15, 0,25, 0,35% Metode Suhu: Lama perendaman: 40, 80, 120 menit Parameter kualitas gelatin 1. Gel strenght	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan NaOH 0,15, 0,25, 0,35%selama 40,80 dan 120 menit dan Asam sulfat dari 0,08, 0,15, 0,25, 0,35, dan 0,42% selama 40, 80 dan 120 menit menghasilkan: Rendemen 11,4%, gel strenght 234g.
19.	<i>Optimization of gelatin extraction from chicken deboner residue using RSM method (Rafieian et al., 2013)</i>	Gelatin dari residu daging ayam giling	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : Asam klorida Basa : NaOH 1N Metode Suhu: 25°C Lama perendaman: 24 jam Parameter kualitas gelatin 1. Gel strenght 2. Viskositas	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan NaOH 1N suhu kamar selama 30 menit dan asam klorida 1:2 25°C selama 24 jam menghasilkan: Rendemen 10.2%,

					gel strength 526 g Viskositas 5.85cP.
20.	<i>Optimization of process parameters for gelatin extraction from the skin of Blackspotted croaker using response surface methodology</i> (Jakhar et al., 2014)	Gelatin dari sisik ikan black spotted croaker	Jenis konsentrasi asam dan basa : Asam : 1. Asam sulfat 0,2% 2. Asam sitrat 0,7% Basa : 1. NaOH 0,1% 2. NaOH 0,15% 3. NaOH 0,2% 4. NaOH 0,25% 5. NaOH 0,3% Metode Suhu: 25°C Lama perendaman: 40 menit Parameter kualitas gelatin 1. Gel strength	pH : 3.8- 7.5 gel strength: 50 – 300 g viskositas : 15- 75 Kadar abu : 0.3 – 2 (GMIA, 2012)	Ekstraksi dengan variasi NaOH 0,1% - 0,3%, asam sulfat 0,2% selama 40 menit dan asam 0,7% selama 40 menit suhu kamar menghasilkan: Rendemen 17,21% pada gel strength 422,69g

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



Gambar.1 Skema Analisis Artikel

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gelatin

4.1.1. Definisi

Gelatin merupakan polimer (makromolekul) yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang diperoleh dari tulang dan kulit mamalia. Gelatin digunakan dalam rekayasa jaringan, karena memiliki kemampuan sebagai biodegradabilitas, biokompatibilitas terhadap sel adhesi dan proliferasi (Kotatha et al., 2019). Gelatin mengandung semua asam amino esensial kecuali triptofan. Protein ini dibentuk oleh denaturasi termal kolagen atau parsial hidrolisis kolagen. Mengandung polipeptida dari berat molekul tinggi dan penting dalam membentuk koloid. Protein ini memiliki popularitas yang luas karena sifat kristalisasi dalam makanan industri. Sifatnya untuk membentuk gel, komposisi, transparansi, dan tidak berbau dan hambar adalah salah satu karakteristik utama gelatin. Memiliki peran penting dalam industri makanan, farmasi dan industri fotografi (Khalaf et al., 2021).

4.1.2 Sumber Gelatin

Produk alami gelatin merupakan protein yang didapat dengan hasil hidrolisis parsial kolagen, protein yang paling melimpah di tubuh hewan. Kolagen terutama ditemukan pada kulit, tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat putih dan dapat dihidrolisis untuk menghasilkan gelatin dengan proses asam (tipe A) atau basa (basa, tipe B) (Keenan, 2012).

Gelatin adalah biopolimer yang dibuat dengan denaturalisasi termal kolagen, yang tersedia di kulit dan tulang hewan dengan adanya asam encer.

Gelatin terdiri dari sejumlah besar residu glisin, prolin, dan 4-hidroksi prolin (Deshmukh et al., 2018; Zhang et al., 2021). Gelatin secara tradisional diproduksi dari mamalia, karena kulit sapi dan babi merupakan 46% dari total produksi global, sedangkan tulang dan kuku masing-masing merupakan 23% dan 29%. Produksi global gelatin dari ikan merupakan 1,5% yang berasal dari organ dalam, tulang, sirip dan kerak (Khalaf et al., 2021).

Pemanfaatan kulit dan tulang hewan mamalia, termasuk babi sebagai bahan baku agar-agar, kurang tepat jika diterapkan oleh negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, seperti Indonesia. Hal ini karena babi merupakan hewan yang dilarang untuk dikonsumsi, sedangkan penggunaan gelatin yang berasal dari sapi juga masih menjadi perhatian karena mewabahnya penyakit ternak, antara lain antraks dan penyakit sapi gila (Azzahra et al., 2021).

Beberapa sumber gelatin termasuk unggas dan ikan. Zat asing, seperti mineral (dalam tulang), lemak dan albuminoid (di kulit), dihilangkan dengan perawatan kimia dan fisik untuk mendapatkan kolagen murni (GMIA, 2012). Gelatin ikan adalah kelas biopolimer yang diperoleh dari hidrolisis kolagen ikan, dan mengandung asam amino berlimpah untuk penggunaan nutrisi sebagai produk makanan. Karakteristik alami gelatin ikan berarti bahwa produk gelatin ikan relatif tidak berbahaya bagi tubuh dibandingkan dengan terapi klinis dan obat-obatan. Dengan demikian, penggunaan gelatin ikan dapat berpotensi memiliki manfaat yang sangat baik bagi orang dengan penyakit kronis seperti hipertensi, osteoporosis, dan diabetes. Selain itu, para peneliti telah menemukan banyak rute untuk pemberian produk gelatin ikan seperti penggunaan eksternal atau injeksi

(Lv et al., 2019). Oleh karena itu, perlu dikembangkan produk gelatin dengan bahan baku hewani lainnya, termasuk ikan.


4.1.3 Sifat Fisika Kimia

Gelatin hampir tidak berasa dan tidak berbau, merupakan vitreous, padatan rapuh berwarna kuning pucat.. Gelatin mengandung kelembaban 813% dan memiliki kerapatan relatif 1,3-1,4. Ketika butiran gelatin direndam dalam air dingin, mereka terhidrasi menjadi partikel terpisah dan membengkak. Saat dipanaskan, partikel yang membengkak ini larut membentuk larutan. Perilaku larutan gelatin dipengaruhi oleh suhu, pH, kadar abu, metode pembuatan, riwayat termal dan konsentrasi (GMIA, 2012)

Gelatin larut dalam larutan berair alkohol polihidrat seperti gliserol dan propilen glikol. Contoh pelarut organik ikatan hidrogen yang sangat polar di mana gelatin akan larut adalah asam asetat, trifluoroetanol, dan formamida. Gelatin tidak larut dalam pelarut organik yang kurang polar seperti benzena, aseton, alkohol primer dan dimetilformamida (GMIA, 2012).

Karakteristik gelatin meliputi karakteristik gel strength, viskositas, pH dan kadar abu, berdasarkan *gelatin manufacture institute of america* (GMIA, 2012) meliputi standar karakteristik pH 3,8 - 7,5, kekuatan gel 50g – 300g, nilai kadar abu 0,3 – 2, dan viskositas 15 – 75mps.


Berikut adalah rumus struktur dari gelatin:



Gambar 2. Struktur gelatin (Deshmukh et al., 2018)

4.1.4 Komponen Penyusun

Pada gelatin terdapat berbagai macam komponen penyusun yang mengandung glisin sangat tinggi. Asam amino yang paling sedikit melimpah adalah tirosin 0,2%. Lima asam amino yang paling melimpah adalah glisin 24%; prolin 17%, alanin 14%, hidroksiprolin 10%; dan asam glutamat 7%. Asam amino yang tersisa dalam urutan kelimpahan yang menurun adalah asam aspartat, lisin, serin, arginin, leusin, valin, fenilalanin, treonin, isoleusin, hidroksilisin, histidin, metionin, dan tirosin (Keenan, 2012).



Gambar 3. Komposisi asam amino gelatin (Keenan, 2012)

4.1.5. Kegunaan

Gelatin adalah bahan optik aktif di kedua kumparan acak dan keadaan heliks mirip dengan protein lainnya. Ini terutama sebagai agen pembentuk gel dalam industri makanan, farmasi, dan kosmetik dan membentuk gel pada pendinginan di bawah 35°C (Deshmukh et al., 2018).

Gelatin banyak digunakan di berbagai industri seperti industri fotografi, makanan dan kosmetik. Dalam industri makanan berperan penting dalam pembuatan berbagai jenis makanan, dalam produksi daging, Gelatin digunakan untuk membuat aspic gel, souse, chicken roll, ham kalengan dan segala macam

produk daging yang dikemas dalam wadah. Gelatin berfungsi untuk menyerap sari daging dan memberikan bentuk dan struktur pada produk yang tidak akan hancur. Tingkat penggunaan normal berkisar dari 1 hingga 5% tergantung pada jenis daging, jumlah kaldu, agar-agar Bloom, dan tekstur yang diinginkan dalam produk akhir (GMIA, 2012). Pada bidang fotografi Penggunaan gelatin dalam fotografi dimulai sekitar tahun 1870 ketika Dr. Maddox dari Inggris mengganti proses collodion basah dengan emulsi gelatin yang dapat dikeringkan dan tidak perlu digunakan segera. Emulsi gelatin, selama bertahun-tahun, terus ditingkatkan dalam kualitas dan kecepatan. Gelatin masih merupakan media terbaik yang dikenal untuk membuat emulsi fotografi (GMIA, 2012).

4.1.6. Metode ekstraksi gelatin

Dilihat dari cara pembuatannya, gelatin dibedakan menjadi dua jenis yaitu tipe A dan tipe B. Gelatin tipe A adalah gelatin yang umumnya diproduksi dengan menggunakan kulit hewan muda (terutama kulit babi) sehingga proses pelunakan dapat dilakukan dengan cepat melalui sistem perendaman menggunakan larutan asam. (A = asam). Gelatin tipe B adalah gelatin yang sumbernya berasal dari bahan baku yang keras seperti kulit atau tulang hewan yang sudah tua sehingga perendamannya membutuhkan waktu yang lama dan menggunakan larutan basa (B = basa). Namun dipasaran yang banyak dikenal oleh masyarakat bahwa agar-agar B sering dianggap sebagai singkatan dari beef (sapi), oleh karena itu gelatin B dianggap sebagai gelatin sapi, walaupun tidak pasti, mungkin sumber gelatinnya adalah tulang babi atau lain. (Fitria et al., 2017)

Selama prosedur untuk mendapatkan gelatin Tipe A dilakukan melalui proses asam. Bahan baku direndam dalam larutan asam seperti asam klorida, asam sulfat, asam sulfat atau asam fosfat. Sedangkan proses produksi gelatin Tipe B dilakukan melalui proses basa yaitu direndam dalam air kapur. Proses ini dikenal

sebagai proses alkali. Dari segi efisiensi, pelarut asam yang digunakan tampaknya berpengaruh terhadap biaya produksi yang relatif lebih mahal karena mahalnya harga pelarut asam. Tidak berhenti sampai di situ, hidrolisis kolagen untuk menghasilkan gelatin pada tahap perendaman membutuhkan waktu yang lama sehingga diperlukan penelitian untuk mengetahui berapa konsentrasi HCl yang digunakan dan lama perendaman dengan asam yang dapat memberikan efisiensi baik dari segi pengolahan, waktu dan juga biaya produksi tetapi menghasilkan gelatin yang lebih efisien, kualitasnya sama dengan gelatin yang ada di pasaran (Huda et al., 2013).

Metode umum untuk mengekstraksi gelatin telah dijelaskan dalam GMIA, yaitu untuk produksi gelatin Tipe B, kulit dikenai perlakuan berkepanjangan dengan alkali (biasanya kapur) dan air pada suhu kamar. Tergantung pada perlakuan sebelumnya, sifat bahan, ukuran potongan, dan suhu yang tepat, pengapuran membutuhkan waktu 5-20 minggu, biasanya 8-12 minggu. Proses ini dikendalikan oleh derajat alkalinitas cairan kapur yang ditentukan dengan titrasi dengan asam, atau dengan membuat uji ekstraksi. Untuk produksi gelatin Tipe A, kulit dicuci dengan air dingin dan kemudian direndam dalam asam mineral encer dingin selama beberapa jam sampai terjadi pembengkakan maksimum. Asam klorida dan asam sulfat paling sering digunakan. Asam yang tersisa kemudian dikeringkan dan bahan dicuci kembali beberapa kali dengan air dingin. Kulit kemudian siap untuk diekstraksi dengan air panas (*Gelatin Manufacturers Institute of America, 2019*)

Ekstraksi pertama umumnya berlangsung pada suhu 50-60 °C, ekstraksi selanjutnya dilakukan dengan kenaikan suhu 5-10 °C. Ekstraksi akhir dilakukan di dekat titik didih. Larutan gelatin berair dari berbagai ekstraksi air panas disaring, dideionisasi, dan dipisahkan dengan filtrasi membran aliran silang dan/atau

penguapan vakum. Pengeringan melibatkan peningkatan suhu udara secara progresif, seringkali dengan kehabisan udara lembab dan pengisian kembali dengan udara yang dikondisikan. Waktu pengeringan adalah 1-5 jam, tergantung pada kualitas dan konsentrasi bahan dan kondisi yang digunakan (*Gelatin Manufacturers Institute of America*, 2019).

4.1.7. Karakteristik Gelatin Yang Baik

Gelatin memiliki karakteristik larut dalam larutan berair alkohol polihidrat seperti gliserol dan propilen glikol. Contoh pelarut organik ikatan hidrogen yang sangat polar di mana gelatin akan larut adalah asam asetat, trifluoroetanol, dan formamida. Gelatin tidak larut dalam pelarut organik yang kurang polar seperti benzena, aseton, alkohol primer dan dimetilformamida. Gelatin hampir tidak berasa dan tidak berbau. Ini adalah padatan rapuh berwarna kuning pucat. Gelatin mengandung kelembaban 8-13% dan memiliki kerapatan antara 1,3-1,4. Ketika butiran gelatin direndam dalam air dingin, mereka terhidrasi menjadi partikel terpisah dan membengkak. Saat dipanaskan, partikel yang membengkak ini larut membentuk larutan. Metode pembuatan larutan gelatin ini lebih disukai, terutama bila diinginkan konsentrasi tinggi. Sifat larutan gelatin dipengaruhi oleh suhu, pH, kadar abu, cara pembuatan, suhu dan konsentrasi.

Gelatin memiliki karakteristik yang baik jika gelatin yang disimpan dalam wadah kedap udara pada suhu kamar tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu yang lama. Ketika gelatin kering dipanaskan di atas 45 °C di udara pada kelembaban yang relatif tinggi (RH di atas 60%) secara bertahap kehilangan kemampuannya untuk mengembang dan larut (GMIA, 2012).

Beberapa karakteristik utama gelatin menurut GMIA, 2012 adalah:

a) pH

Berdasarkan (GMIA, 2012) nilai pH gelatin yang paling optimum adalah 3,8 - 7,5.

b) Kekuatan Gel

Berdasarkan (GMIA, 2012) kekuatan gelatin yang optimum berada pada rentang 50g – 300g.

c) Kadar Abu

Nilai kadar abu yang memenuhi standar (GMIA, 2012) adalah 0,3 - 2.

d) Viskositas

Nilai viskositas gelatin yang memenuhi standar (GMIA, 2012) adalah 15 – 75 mps

4.2. Pengaruh Metode, Konsentrasi Asam Dan Basa Pada Ekstraksi Gelatin terhadap Kualitas Gelatin

Pada penelitian ini dibahas ekstraksi gelatin sebagaimana yang dilaporkan pada artikel yang dianalisis. Sumber gelatin berasal dari berbagai bagian tubuh dari jenis hewan yang berbeda yaitu: kulit bebek peking (Teng et al., 2021), kulit ayam kampung (Aykin-Dinçer et al., 2017), kepala ayam dan daging kalkun (Du et al., 2013), kulit babi (Sompie et al., 2015), kulit ikan tuna, katak dan ayam (Aksun Tümerkan et al., 2019), kulit sapi dan kambing (Bahar et al., 2021), tulang ikan tembang (Arshad et al., 2021), kulit bebek (Kim et al., 2020), sisik ikan kobia (Silva et al., 2014), sisik ikan nila wima (A. da T. Alfaro et al., 2013), sisik dan tulang ikan tiga wajah dan ikan kurisi (Koli et al., 2012), sisik ikan unicorn leatherjacket (Hanjabam et al., 2015), sisik ikan lele dumbbo (Sanaei et al., 2013),

kulit babi (Sompie, 2012), kulit unta (Ahmed et al., 2020), sisik ikan pari berlian (Sántiz-Gómez et al., 2019), sisik ikan lele dumbo (A. T. Alfaro et al., 2014), ayam giling (Rafieian et al., 2013), sisik ikan *black spotted croacker* (Jakhar et al., 2014).

4.2.1. Pengaruh variable pada metode pretreatment

Ekstraksi gelatin dimulai dengan tahap pre-treatment, tahap ini dilakukan untuk bahan baku yang memiliki sedikit ikatan silang seperti kulit babi dan ikan. Proses basa umumnya digunakan untuk bahan baku yang memiliki ikatan silang yang lebih kompleks dan padat seperti tulang dan kulit sapi (Karim dan Bhat, 2009). Kualitas pretreatment ossein dipengaruhi oleh konsentrasi bahan pretreatment, spesies, dan umur hewan. Langkah pretreatment yang salah menyebabkan viskositas dan hasil gelatin rendah. Usia hewan juga mempengaruhi prosesnya. Semakin tua hewan, semakin keras tulangnya, semakin sulit untuk diekstraksi, dan semakin gelap gelatinnya (Khirzin et al., 2019).

Kondisi pada tahap pretreatment ini mempengaruhi hasil akhir produksi gelatin dari berbagai sumber. Berikut adalah berbagai variable yang diatur dalam tahapan pretreatment ekstraksi gelatin dari hasil analisis pustaka:

a. Pembersihan Pengotor

Jenis pengotor yang terkandung dalam bahan baku gelatin yaitu dari kulit, tulang, sisik, dan berbagai bagian tubuh hewan yang harus dibersihkan sebelum dilakukan ekstraksi gelatin lebih lanjut. Lemak merupakan komponen yang umumnya tidak larut dalam air. Kandungan lemak juga merupakan penentu kualitas gelatin, meskipun bukan merupakan parameter utama. Pengotor lainnya

meliputi kalsium, fosfor dan magnesium, kandungan pengotor ini dapat mempengaruhi kualitas gelatin, untuk itu perlu dilakukan uji kadar abu sebagai parameter gelatin yang memenuhi standar dimana gelatin dikatakan memiliki karakteristik yang baik apabila diperoleh nilai kadar abu yang rendah (Khirzin et al., 2019). Pembersihan pengotor ini dilakukan menggunakan senyawa asam dan basa seperti asam dan basa yang sering digunakan adalah HCl dan NaOH, penggunaan asam dan basa ini bertujuan sebagai *degreasing* dan *defeating* untuk menghilangkan komponen lemak, protein non kolagen dan mineral kalsium (Khirzin et al., 2019).

Pembersihan bahan baku dilakukan dalam beberapa tahapan pada prosedur pretreatment sebagaimana yang dilaporkan, yaitu:

- 1) Perendaman dengan senyawa Alkali

Penggunaan senyawa alkali pada tahap awal prosedur pretreatment juga dilaporkan oleh beberapa peneliti pada ekstraksi gelatin menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0.1 N , 1 N, 0.1 M, 0.2 M, 0.01 M, 0.25 M, , 3 M sebanyak 2%, 0.15%, 10%, 0.3%, 0.2%, 0.1%, 0.15%, 0.2%, 0.25%, 0.3%, 0.35%, beberapa artikel menggunakan NaOH dengan konsentrasi sama yaitu 0.1 M namun yang membedakannya adalah dari lama waktu pretreatment seperti pada (Du et al., 2013) dengan waktu *pretreatment* selama 6 jam, suhu 4°C, larutan alkali diganti tiap 2 jam dan pada (Aksun Tümerkan et al., 2019) menggunakan lama perendaman selama 1 jam, penetralan menggunakan pembilasan dengan air. Pada (Hanjabam et al., 2015) lama perendaman selama 2 jam, dengan suhu 6°C dengan pergantian larutan alkali tiap jam, penetralan dilakukan menggunakan pencucian

dengan air.

Penggunaan NaOH dengan konsentrasi 2% pada suhu kamar dengan lama perendaman 40 menit dengan pengadukan terus menerus, menggunakan ekstraksi air dan metode pengeringan *freeze dried* (Teng et al., 2021).

Pada beberapa artikel menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0,15% seperti pada (Jakhar et al., 2014; Aykin-Dinçer et al., 2017) dengan lama perendaman 30 menit dengan pengadukan menggunakan *centrifuged*, pencucian menggunakan air hingga mencapai pH netral, dilakukan pengeringan menggunakan *freeze dried*, yang membedakan adalah pada saat pengeringan menggunakan metode oven pada suhu 60°C (Jakhar et al., 2014). Sementara itu konsentrasi yang sama juga digunakan pada artikel (A. T. Alfaro et al., 2014) menggunakan konsentrasi 0.15% dengan variasi lama perendaman 40 - 120 menit pada suhu kamar.

Penggunaan konsentrasi 0.3% terdapat pada beberapa artikel diantaranya pada (A. da T. Alfaro et al., 2013) dengan menggunakan pencucian dengan air sebagai penetralan, Ekstraksi dilakukan menggunakan reaktor biostat B pada air deionisasi suhu 45°C selama 6 jam. Pada artikel (Jakhar et al., 2014) menggunakan konsentrasi yang sama dengan lama perendaman 75 menit, ekstraksi menggunakan air destilasi, kemudian pengeringan menggunakan metode oven suhu 60°C.

Penggunaan NaOH dengan konsentrasi 0.2 % terdapat pada beberapa artikel seperti penggunaan NaOH dengan perendaman 45 menit, dengan metode menggunakan ekstraksi air dan pengeringan menggunakan oven suhu 60°C

(Jakhar et al., 2014) sedangkan pada artikel lain dengan lama perendaman yang berbeda yaitu 40 menit, dengan penetralan menggunakan air, dan ekstraksi menggunakan ekstraksi air 45°C selama 12 jam (Koli et al., 2012).

Pada beberapa artikel juga menggunakan konsentrasi 0.15% (A. T. Alfaro et al., 2014; Jakhar et al., 2014; Aykin-Dinçer et al., 2017) dengan lama perendaman yang berbeda. Pada (Jakhar et al., 2014) menggunakan lama perendaman selama 40 menit, dalam artikel (A. T. Alfaro et al., 2014) lama perendaman dengan variasi 40 – 120 menit dan pada (Aykin-Dinçer et al., 2017) dengan lama perendaman 30 menit.

Pada beberapa artikel juga menggunakan konsentrasi 0.25% seperti pada (A. T. Alfaro et al., 2014) dengan variasi perendaman 40 – 120 menit, kemudian pada artikel berbeda menggunakan konsentrasi yang sama namun dibedakan dengan lama perendaman terhadap alkali, seperti pada (Jakhar et al., 2014) dengan lama perendaman selama 40 menit .

Penggunaan basa selain dari NaOH juga terdapat pada artikel (Bahar et al., 2021) menggunakan CaO 10% dengan lama perendaman 5 menit, penetralan menggunakan pencucian dengan air selama 20 menit, dilanjut dengan ekstraksi air selama 4 jam dengan suhu 60 – 80°C.

Dengan waktu pretreatment yang berbeda, perendaman basa akan memecah struktur asam amino yang membentuk protein di kulit. Struktur asam amino menjadi sangat lemah hingga akhirnya mengalami proses denaturasi. Proses denaturasi menyebabkan perubahan molekul dan jumlah air yang terikat menjadi lebih lemah dan berkurang. Akhirnya molekul air mudah dipisahkan sehingga pada saat dilakukan proses pengeringan kadar air gelatin lebih rendah (Pangke et al., 2016).

2) Perendaman dengan senyawa Asam

Penggunaan senyawa asam pada tahap prosedur pretreatment juga dilaporkan oleh beberapa peneliti pada ekstraksi dengan berbagai macam konsentrasi asam 0.1 M, 0.01 M, 0.025 M, 0.05 M, 0.075 M, 0.1 M, 0.15 M, 0.05 M, 0.5 M, 0.2 M, 0.1 N, 1 M, 0.04 M, 0.25 M, 0.17 M, 3 M sebanyak 2%, 6%, 0.15%, 5%, 0.7%, 0.3%, 0.2%, 1.0%, 2%, 3%, 4%, 6%, 0.08%, 0.075%, 0.1%, 0.35%, 0.42%, 0.7%), beberapa artikel menggunakan konsentrasi asam asetat yang sama seperti pada penggunaan asam sulfat pada (A. T. Alfaro et al., 2014; Aykin-Dinçer et al., 2017) dengan konsentrasi 15%, namun yang membedakan pada durasi perendamannya, pada (A. T. Alfaro et al., 2014) dengan lama perendaman 40-120 menit, sedangkan pada (Aykin-Dinçer et al., 2017) dengan lama perendaman 30 menit.

Penggunaan asam asetat dengan konsentrasi 0.05 M juga terdapat pada beberapa artikel (Du et al., 2013 Aksun Tümerkan et al., 2019; Sántiz-Gómez et al., 2019). Namun yang membedakan pada lama perendaman, pada (Du et al., 2014) dengan lama perendaman 4 jam dengan tetap diaduk, (Aksun Tümerkan et al., 2019) dengan lama perendaman 3 jam pada dengan 1 suhu ruangan, pada (Sántiz-Gómez et al., 2019) lama perendaman selama 1 jam dengan pengadukan secara terus menerus 125 rpm.

Penggunaan asam asetat dengan konsentrasi 0.2 M juga digunakan pada dua artikel yang berbeda, (Aksun Tümerkan et al., 2019) dengan lama perendaman selama 12 jam, sedangkan pada (Sántiz-Gómez et al., 2019) dengan waktu perendaman yang lebih singkat yaitu 1 jam.

Pada artikel lain juga menggunakan jenis asam yang berbeda, seperti asam

klorida dengan konsentrasi 0.1 N (Bahar et al., 2021; (Kim et al., 2020) yang membedakan pada waktu perendaman, pada (Kim et al., 2020) dengan lama perendaman 24 jam dengan suhu 18°C, sedangkan pada (Bahar et al., 2021) hanya dengan 5 menit perendaman dengan asam klorida.

Pada artikel (A. T. Alfaro et al., 2014) menggunakan variasi konsentrasi pada asam sulfat (0.08, 0.015, 0.25, 0.35 dan 0.42%) dengan variasi perendaman 40 – 120 menit.

Pada (Sántiz-Gómez et al., 2019) menggunakan variasi asam klorida (0.01, 0.025, 0.05, 0.075, 0.1, 0.15, dan 0.2 M), dengan lama perendaman selama 1 jam dengan pengadukan secara terus menerus 125 rpm.

Pada beberapa artikel juga menggunakan asam sitrat 0.7%, seperti pada (Jakhar et al., 2014) menggunakan konsentrasi asam sitrat 0.7 % dengan lama perendaman selama 40 menit, pada (Aykin-Dinçer et al., 2017) menggunakan konsentrasi yang sama namun dengan perendaman yang berbeda, kemudian pada (A. da T. Alfaro et al., 2013) menggunakan konsentrasi yang sama, yang membedakannya pada metode ekstraksinya menggunakan *biostat b reactor*.

Perendaman dengan asam akan menghilangkan komponen lemak, protein non kolagen dan mineral kalsium (Khirzin et al., 2019)

b. Suhu Perendaman

1) Suhu 4°C

Perendaman pada suhu ini dilakukan untuk sumber gelatin (Du et al., 2013; Du et al., 2014; Sanaei et al., 2013) menggunakan suhu 4°C saat proses *pretreatment* dengan alkali dan asam.

2) Suhu 6 °C

Perendaman dengan suhu 6 °C terdapat pada artikel variasi suhu pada (Hanjabam et al., 2015) dengan lama perendaman selama 24 jam.


Pada saat *defatting* suhu *pretreatment* tidak berpengaruh nyata terhadap rendamen, viskositas dan kekuatan gel, tidak seperti suhu pada saat ekstraksi yang berperan penting dalam menghasilkan kualitas gelatin yang baik (Rabbani, 2013)

3) suhu 25°C


Perendaman pada suhu ini dilaporkan oleh Teng et al., 2021; Aykin-Dinçer et al., 2017; Sompie et al., 2015; Bahar et al., 2021; Arshad et al., 2021; Aksun Tümerkan et al., 2019; Silva et al., 2014; Koli et al., 2012; Sompie, 2012; Sántiz-Gómez et al., 2019; A. T. Alfaro et al., 2014; Rafieian et al., 2013; dan Jakhar et al., 2014) pada saat *pretreatment*. Penggunaan macam variasi suhu pada pada saat *defatting* tidak berpengaruh nyata terhadap rendamen, viskositas dan kekuatan gel (Rabbani, 2013). Penggunaan konsentrasi suhu *pretreatment* bergantung pada sifat fisik sampel serta usia sampel yang digunakan, semakin tua umur sampel yang digunakan maka semakin intens pula *pretreatment* yang digunakan (H.Gareis, 2007).

a) Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas gelatin.


- Suhu 4°C




Gambar 4. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas *gel strength* gelatin.



Gambar 5. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas Viskositas gelatin.




Gambar 6. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas Kadar Abu gelatin.



Gambar 7. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas pH gelatin.

- Suhu 25°C




Gambar 8. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas *Gel strength* gelatin.


strength gelatin.



Gambar 9. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas Viskositas gelatin.



Gambar 10. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas Kadar abu gelatin.



Gambar 11. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas pH gelatin.

Pada hasil analisis grafik dari macam-macam suhu *pretreatment* didapatkan hasil terbaik dari perwakilan masing masing suhu, diantaranya pada suhu 4°C didapatkan hasil kualitas gelatin terbaik pada nilai gel strength 309 gram pada (Du et al., 2014) dibandingkan dengan jurnal yang menggunakan suhu 4°C pada saat pretreatment (Du et al., 2013) yang membedakan keduanya adalah pada lama dan suhu ekstraksi, suhu 60°C dengan waktu ekstraksi 6 jam pada (Du et al., 2014) dan suhu 50°C dengan waktu ekstraksi 18 jam pada (Du et al., 2013), kemudian pada suhu 6°C hanya jurnal (Hanjabam et al., 2015) yang menggunakan suhu *defatting* 6°C dengan nilai *gel strength* yang diperoleh 138,54 gram, kemudian pada suhu 25°C perolehan nilai kualitas terbaik pada jurnal (Aksun Tümerkan et al., 2019) dengan nilai pada masing masing kriteria yang memenuhi standar (GMIA), pada gel strength 336 gram, viskositas 7,5 cP, pH 7,1 dan nilai

kadar abu 1,2 dengan lama perendaman 12 jam dengan suhu ekstraksi pada air destilasi 45°C menghasilkan nilai dari masing kriteria yang baik.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh suhu perendaman terhadap kualitas gelatin dapat disimpulkan bahwa suhu pada saat *defatting* tidak berpengaruh nyata terhadap kualitas gelatin yang dihasilkan, tidak seperti waktu dan konsentrasi asam pada saat ekstraksi yang berperan penting dalam menghasilkan kualitas gel strength yang baik, pada suhu ekstraksi yang rendah dapat diperoleh hasil kadar abu yang diinginkan, dan pada konsentrasi bahan pretreatment yang menjadi faktor penentu nilai viskositas yang baik.

c. Durasi Perendaman

1) 5 menit

Waktu perendaman ini dilakukan untuk sumber gelatin dari (Bahar et al., 2021) dengan lama *pretreatment* disetiap jenis treatment nya menggunakan lama perendaman selama 5 menit.

2) 15 menit

Waktu perendaman 15 menit dilakukan pada artikel (Silva et al., 2014) dengan basa NaOH dan asam klorida.

3) 30 menit

Waktu perendaman 30 menit terdapat pada artikel (Aykin-Dinçer et al., 2017) dengan menggunakan asam sulfat, asam sitrat dan basa NaOH.

4) 40 menit

Waktu perendaman 40 menit digunakan pada beberapa artikel (Teng et al., 2021; Koli et al., 2012; Jakhar et al., 2014) yang membdakan pada suhu dan konsentrasi *pretreatment* yang digunakan.

5) 1 jam

Pada artikel juga menggunakan laam perendaman selama 1 jam pada artikel (Sántiz-Gómez et al., 2019).

6) 4 jam

Pada artikel (Du et al., 2014) menggunakan lama pretreatment selama 1 jam.

7) 18 jam

Perendaman selama 18 jam juga di gunakan pada artikel (Du et al., 2013) dengan asam asetat dan basa NaOH.

8) 24 jam

Perendaman selama 24 jam pada beberapa artikel (Sompie et al., 2015; Hanjabam et al., 2015; Silva et al., 2014; Rafieian et al., 2013), namun yang membedakan pada artikel (Sompie et al., 2015) hanya menggunakan pretreatment dengan asam saja.

9) 32 jam

Perendaman 32 jam terdapat pada artikel (Sanaei et al., 2013) pada artikel ini hanya menggunakan pretreatment dengan asam tanpa perendaman dengan alkali.

10) 48 jam


Perendaman selama 48 jam pada artikel (Sompie, 2012) perendama pada suhu ruangan.

11) 72 jam

Pada artikel (Ahmed et al., 2020) pretreatment pada suhu ruangan

dengan lama perendaman 72 jam tanpa pretreatment dengan basa.

a) Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas gelatin.



Gambar 7. Grafik pengaruh suhu pretreatment terhadap kualitas gelatin.

Penggunaan variasi lama perendaman ini berkaitan dengan jenis sampel yang digunakan didalam artikel, berdasarkan (Indrawan et al., 2016). Semakin lama proses perendaman maka semakin rendah berat gelatin yang diperoleh. Hasil ini menjelaskan bahwa jika perendaman dilakukan terlalu lama, kolagen tidak hanya akan memutuskan ikatan tetapi rantai kolagen telah terurai menjadi gelatin yang larut dalam larutan selama proses hidrolisis sehingga proses ekstraksi mengurangi rendemen. ekstrak gelatin.

Tabel 7. Kondisi Ekstraksi dan Kualitas Gelatin

No	Sampel	Suhu	Lama perendaman	Jenis Basa	Konsentrasi	Hasil			
						Gel strength	viskositas	pH	Kadar abu
1	kulit bebek peking (Teng et al., 2021)	25°C	40 menit	NaOH	2%	205 g	13,51 cP 12,35 cP	5,3	0,84
2	kulit ayam	25°C	30 menit	NaOH	0.15%	166,65 g	1,35 cP	5,8	2,13

	kampung (Aykin-Dinçer et al., 2017)								
3	kepala ayam dan kalkun (Du et al., 2013)	4°C	18 jam	NaOH	0.1 M	247	-	-	0,06
4	kulit Babi (Sompie et al., 2015)		24 jam	-	-	134	7.16	5.2	-
5	daging kalkun (Du et al., 2014)		4 jam	NaOH	0.25M	338 309 353	-	-	1.87
6	kulit ikan tuna, katak dan ayam (Aksun Tümerkan et al., 2019)	4°C 25 °C 25 °C	12 jam 3 jam 24 jam	NaOH	0,1M 0,2M	363 352 336	7.5	7.1	1.2
7	kulit sapi dan kambing (Bahar et al., 2021)		5 menit	CaO	10%	203 211	53.4	6.9	3.28 2.4
8	tulang ikan tembang (Arshad et al., 2021)	4°C 27 °C 27 °C	14 jam 9 hari 45 menit	NaOH	0,01M	132			4.7
9	kulit Bebek (Kim et al., 2020)	18 °C	24 jam	NaOH	0,1N	260	74.89	3.0	
10	kulit ikan kobia (Silva et al., 2014)	25°C	15 menit	NaOH	3 m	232	4.32		1.0
11	kulit ikan nila wami (A. da T. Alfaro et al., 2013)		-	NaOH	0.3%	-	-	4.6	2.10

12	sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi (Koli et al., 2012)		40 menit	NaOH	0.2 %	170	6.8	4.8	1.88
13	kulit ikan unicorn leather jacket (Hanjabam et al., 2015)	6-7 °C	24 jam	NaOH	0,1 M	138.54	-	-	-
14	kulit ikan lele dumbo (Sanaei et al., 2013)	4°C	0 - 32 jam	-	-	230.25	4.64	-	5.60
15	kulit babi (Sompie, 2012)		48 jam	-	-	138.16	7.22	5.4	-
16	kulit unta (Ahmed et al., 2020)		72 jam	-	-	340.15			
17	kulit ikan pari berlian (Sántiz-Gómez et al., 2019)		1 jam	NaOH	0.1 M	653 619	-	-	-
18	kulit ikan lele dumbo (A. T. Alfaro et al., 2014)		40, 80, 120menit	NaOH	0,15, 0,25, 0,35%	234	2.85	3.2	-
19	residu daging ayam giling (Rafieian et al., 2013)	25°C	24 jam	NaOH	1 N	320	5.8	-	-
20	ikan ikan black spotted croaker (Jakhar et al., 2014)	25°C	40menit	NaOH	0,1 % 0,15 % 0,2 % 0,25 % 0,3 %	290	-	-	-

4.2.2. Pengaruh penggunaan senyawa basa pada metode *pretreatment*

Penggunaan basa antara lain NaOH dan CaO, pada beberapa artikel menggunakan NaOH dalam pretreatment basany dengan konsentrasi 2% dengan lama perendaman 40 menit sambil diaduk perlahan (Teng et al., 2021). Pada (Aykin-Dinçer et al., 2017) menggunakan NaOH 0,15% 250 mL pada suhu 25°C selama 30 menit. Penggunaan NaOH 0,1 M dengan suhu perendaman 4°C selama 6 jam dan NaOH 0,25M selama 6 jam larutan diganti tiap 2 jam (Du et al., 2014)(Du et al., 2013). Pada (Aksun Tümerkan et al., 2019) menggunakan variasi NaOH 0,1 M dengan suhu 27°C selama 1 jam dan NaOH 0,2 M dengan suhu 4°C selama 30 menit. Penggunaan NaOH 0,01 M dengan suhu 27 °C selama 45 menit (Arshad et al., 2021). Pada (Kim et al., 2020) digunakan NaOH 0,1 N dengan suhu 18 °C selama 24 jam. Penggunaan NaOH 3 m dengan suhu 25°C selama 15 menit (Silva et al., 2014). Pada (A. da T. Alfaro et al., 2013) digunakan juga NaOH dengan kosentrasi 0,3%, dan pada artikel lain menggunakan variasi NaOH 0,15, 0,25, 0,35% dengan lama perendaman selama 40, 80 dan 120 menit (A. T. Alfaro et al., 2014). Pada (Koli et al., 2012) menggunakan NaOH dengan konsentrasi 0,2% dengan lama perendaman 40 menit. Pada artikel (Hanjabam et al., 2015) menggunakan NaOH 0,1 M dengan suhu 6°C selama 2 jam. Penggunaan NaOH 0,1 M juga digunakan pada (Sántiz-Gómez et al., 2019) dengan lama perendaman 1 jam. Pada (Rafieian et al., 2013) menggunakan konsentrasi NaOH 1 N dengan suhu kamar dan lama perendaman 30 menit. Beberapa variasi penggunaan konsentrasi NaOH dari 0,1 % dengan suhu 35°C selama 8jam, dan 0,15% dengan suhu 45°C selama 12 jam, 0,2 % dengan suhu

55°C selama 16jam, konsentrasi 0,25% dengan suhu 65°C selama 20 jam,dan konsentrasi 0,3% dengan suhu 75°C selama 24jam (Jakhar et al., 2014).

Kemudian pada Pretreatment juga menggunakan CaO dengan konsentrasi 10 % dengan lama perendaman selama 30 (Bahar et al., 2021)Kegunaan penggunaan basa pada proses ini untuk menghilangkan protein non- kolagen pada sampel dan terjadi pemutusan ikatan kovalen.

4.2.3. Pengaruh penggunaan senyawa asam pada metode pretreatment

Tabel.8 Jenis Asam dan konsentrasi pada pretreatmen serta kualitas gelatin yang dihasilkan

No	Sampel	Suhu	Lama perendaman	Jenis asam	Konsentrasi	Hasil			
						Gel strength	viskositas	pH	Kadar abu
1	kulit bebek peking (Teng et al., 2021)	25°C	40 menit	Asam asetat	0,1 M	205 g	13,51 cP 12,35 cP	5,3	0,84
2	kulit ayam kampung (Aykin-Dinçer et al., 2017)	25°C	30 menit	Asam sulfat	0,15%	166,65 g	1,35 cP	5,8	2,13
				Asam sitrat	0,7%				
3	kepala ayam dan kalkun (Du et al., 2013)	4°C	18 jam	Asam asetat	0,05 M	247	-	-	0,06
4	kulit Babi (Sompie et al., 2015)		24 jam	Asam asetat	0,5M 2%, 4% dan 6%	134	7.16	5.2	-
5	daging		4 jam	Asam	0,05M	338	-	-	

	kalkun (Du et al., 2014)			asetat		309 353			1.87
6	kulit ikan tuna, katak dan ayam (Aksun Tümerkan et al., 2019)	4°C 25 °C 25 °C	12 jam 3 jam 24 jam	Asam asetat Asam klorid a	0,2 M 0,05M 5%	363 352 336	7.5	7.1	1.2
7	kulit sapi dan kambing (Bahar et al., 2021)		5 menit	HCl	0,1 N	203 211	53.4	6.9	3.28 2.4
8	tulang ikan tembang (Arshad et al., 2021)	4°C 27 °C 27 °C	14 jam 9 hari 45 menit	HCl Asam sulfat Asam asetat	1M 0,04M 0,17M	132			4.7
9	kulit Bebek (Kim et al., 2020)	18 °C	24 jam	HCl	0,1 N	260	74.89	3.0	
10	kulit ikan kobias (Silva et al., 2014)	25°C	15 menit	HCl	3 m	232	4.32		1.0
11	kulit ikan nila wami (A. da T. Alfaro et al., 2013)		-	Asam sulfat Asam sitrat	0,3% 0,7%	-	-	4.6	2.10
12	sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi (Koli et al., 2012)		40 menit	Asam sulfat Asam sitrat	0,2% 1,0%	170	6.8	4.8	1.88
13	kulit ikan unicorn leather	6-7 °C	24 jam	Asam fosfat	0,25 M	138.54	-	-	-

	jacket (Hanjabam et al., 2015)								
14	kulit ikan lele dumbo (Sanaei et al., 2013)	4°C	0 - 32 jam	Asam klorid a	1-5%	230.25	4.64	-	5.60
15	kulit babi (Sompie, 2012)		48 jam	Asam asetat	2%, 4% dan 6%	138.16	7.22	5.4	-
16	kulit unta (Ahmed et al., 2020)		72 jam	Asam sulfat	0,1M	340.15			
17	kulit ikan pari berlian (Sántiz- Gómez et al., 2019)		1 jam	asam klorid a dan asam asetat	0,01, 0,025, 0,05, 0,075, 0,1, 0,15 dan 0,2 M	653 619	-	-	-
18	kulit ikan lele dumbo (A. T. Alfaro et al., 2014)		40, 80, 120menit	Asam sulfat	0,08, 0,15, 0,25, 0,35, dan 0,42%	234	2.85	3.2	-
19	residu daging ayam giling (Rafieian et al., 2013)	25°C	24 jam	Asam klorid a		320	5.8	-	-
20	ikan ikan black spotted croaker (Jakhar et al., 2014)	25°C	40menit	Asam sulfat asam sitrat	0,2% dan 0,7%	290	-	-	-

Penggunaan asam menggunakan berbagai jenis asam antara lain asam asetat, asam klorida, asam sitrat dan asam sulfat, pada (Teng et al., 2021) menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 0,1M dengan suhu 25°C selama 40

menit sambil diaduk perlahan. Penggunaan asam asetat dengan konsentrasi 0,05 M dengan suhu 4°C selama 18 jam dan suhu 25°C selama 4 jam dengan pengadukan (Du et al., 2013). Pada (Sompié et al., 2015) menggunakan asam asetat dengan konsentrasi 0,5 M 2%, 4% dan 6% pada suhu ruangan selama 24 jam dan 48 jam. Penggunaan asam asetat 0,2 M dengan suhu 4°C selama 12 jam dan 0,05 M dengan suhu 25°C selama 3 jam (Aksun Tümerkan et al., 2019). Pada (Arshad et al., 2021) menggunakan asam asetat 0,17 M dengan suhu 27°C selama 45 menit. Pada (Sántiz-Gómez et al., 2019) menggunakan variasi asam asetat 0,01, 0,025, 0,05, 0,075, 0,1, 0,15 dan 0,2 M pada suhu ruangan pada lama perendaman selama 1 jam.

Penggunaan asam sitrat juga terdapat diberbagai artikel antara lain (Aykin-Dinçer et al., 2017) menggunakan asam sitrat dengan konsentrasi 0,7% pada suhu 25°C selama 30 menit. Pada (A. da T. Alfaro et al., 2013) menggunakan asam sitrat 0,7%. Penggunaan asam sitrat 1,0% dengan suhu perendaman 25°C selama 40 menit (Koli et al., 2012). Penggunaan asam sitrat 0,7% pada suhu 25°C selama 40 menit (Jakhar et al., 2014)

Pretreatment asam juga menggunakan asam sulfat 0,15% 25°C selama 30 menit (Aykin-Dinçer et al., 2017). Asam sulfat 0,04M digunakan pada (Arshad et al., 2021) dengan suhu 27°C selama 9 hari. Pada (A. da T. Alfaro et al., 2013) dan (A. T. Alfaro et al., 2014) menggunakan variasi asam sulfat 0,3% dan 0,08, 0,15, 0,25, 0,35, dan 0,42% selama 40, 80 dan 120 menit. Pada (Koli et al., 2012) menggunakan konsentrasi Asam sulfat 0,2% dengan lama perendaman 40 menit. Penggunaan asam sulfat 0,1 M dengan lama perendaman 72 jam (Ahmed et al., 2020). Pada (Jakhar et al., 2014) menggunakan konsentrasi asam sulfat 0,2 % dengan suhu 25°C selama 40 menit.

Beberapa artikel juga menggunakan asam klorida dengan konsentrasi 5% dengan suhu 25 °C selama 24 jam(Aksun Tümerkan et al., 2019). Pada (Bahar et al., 2021) menggunakan asam klorida 1 M Selama 5 menit. Penggunaan asam klorida 1 M dengan suhu 4°C selama 14 jam(Arshad et al., 2021). Pada (Kim et al., 2020) menggunakan asam klorida 0,1 N dengan suhu 18 °C selama 24 jam. Penggunaan asam klorida 3 m dengan suhu 25°C selama 15 menit (Silva et al., 2014). Asam klorida 1-5% digunakan pada (Sanaei et al., 2013) dengan suhu 4°C selama 0 - 32 jam. Pada (Sántiz-Gómez et al., 2019) menggunakan variasi asam klorida 0,01, 0,025, 0,05, 0,075, 0,1, 0,15 dan 0,2 M selama 1 jam. Pada (Rafieian et al., 2013) menggunakan asam klorida dengan suhu 25°C selama 40 menit.

4.2.4. Karakteristik hasil gelatin

4.2.4.1. Viskositas gelatin

Menurut *Gelatin Manufacturers Institute of America* viskositas gelatin komersial pada umumnya berkisar antara 15 - 75mps (Gelatin Manufacturers Institute of America, 2019). Dari total analisis terdapat 8artikel dengan karakteristik viskositas yang memenuhi jika dibandingkan dengan standar yaitu antara 15 - 75mPs atau 1,5-7,5 cP.

Berdasarkan hasil analisis nilai-nilai viskositas dengan berbagai perlakuan factor yang mempengaruhi viskositas antara lain lama waktu pretreatment hal tersebut terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kim et al., 2020) menggunakan NaOH dan HCl 0,1 N menghasilkan nilai viskositas lebih tinggi dibandingkan dengan artikel (Rafieian et al., 2013) dengan menggunakan pretreatment yang sama. Namun, yang membedakan adalah lama waktu pretreatment yaitu 24 jam dan 30 menit. pretreatment lebih lama menghasilkan gelatin dengan nilai viskositas yang lebih tinggi.

Faktor lain yang mempengaruhi viskositas gelatin yaitu konsentrasi dari

bahan pretreatment yang digunakan. Seperti pada artikel (A. T. Alfaro et al., 2014) menggunakan variasi Asam sulfat dari 0,08, 0,15, 0,25, 0,35, dan 0,42% dan NaOH 0,15, 0,25, 0,35% dengan lama perendaman 40, 80 dan 120 menit. Gelatin yang dihasilkan dengan pretreatment asam sulfat dengan konsentrasi yang lebih tinggi menghasilkan viskositas tinggi.

Tabel. 9 Hasil Karakteristik Viskositas Gelatin Dari Kondisi Yang Optimal

No	Sampel&Penulis	Basa (%)	Asam (%)	Suhu	Durasi Perendaman	Hasil	Standar GMIA
1.	Gelatin kulit sapi dan kambing (Bahar et al., 2021)	CaO 10%	HCl 0.1N	-	5 menit	53.4 mP	15- 75
2.	Gelatin kulit bebek (Kim et al., 2020)	NaOH 0.1 N	HCl 0.1 N	25°C	24 jam	74.89 mP	15- 75
3.	Gelatin kulit ikan kobia (Silva et al., 2014)	NaOH 3m	HCl 3m	25°C	14 menit	4.32 cP	15- 75
4.	Gelatin ikan tiga wajah dan ikann kurisi (Koli et al., 2012)	NaOH 0.2%	Asam sulfat 0.2% asam sitrat 0.25M	25°C	40 menit	6.8 cP	15- 75
5.	Gelatin kulit babi (Sompie, 2012)	-	Asam asetat 2,4, 6%	-	48 jam	7.22 cP	15- 75
6.	Gelatin kulit babi Sompie et al., 2015)	-	Asam asetat 0.5M 2%, 4%, 6%	-	24 jam	7.16 cP	15- 75
7.	Gelatin kulit ikan tuna, ayam dan katak (Aksun Tümerkan et al., 2019)	NaOH 0.1 M 0.2 M	Asam asetat 0.3 M 0.05 M Asam klorida	25°C	24 jam	7.5 cP	15- 75

			5%				
8.	Gelatin dari residu daging ayam giling (Rafieian et al., 2013)	NaOH 1 N	Asam klorida	25°C	24 jam	5.8 cP	15- 75

4.2.4.2. Gel strength

Menurut *Gelatin Manufacturers Institute of America* gel strength gelatin komersial pada umumnya berkisar antara 50-300 gram Bloom (Evans, 2019). Dari total analisis terdapat 13 artikel dengan karakteristik gel strength yang memenuhi jika dibandingkan dengan standar yaitu antara 50 - 300 gram Bloom.

Kekuatan gel secara bertahap melemah pada pemanasan yang berkepanjangan dalam larutan di atas kira-kira 35-40°C (*Gelatin Manufacturers Institute of America*, 2019). Kekuatan gel merupakan fungsi dari interaksi yang ditentukan oleh komposisi asam amino yaitu komponen α - dan β . Kekuatan gelatin meningkat dengan meningkatnya jumlah komponen ini. Oleh karena itu, diamati bahwa suhu ekstraksi yang lebih tinggi menurunkan protein, yang berdampak pada kekuatan gel (Sousa et al., 2017). Seperti pada artikel (Du et al., 2013) dan (Teng et al., 2021) menggunakan pretreatment yang sama namun yang membedakan pada suhu ekstraksi dan lama ekstraksi, pada (Teng et al., 2021) dengan suhu ekstraksi yang lebih tinggi dengan suhu 65°C lama ekstraksi 2 jam menghasilkan nilai gel strength yang lebih rendah dibandingkan dengan ekstraksi dengan suhu 50°C dengan lama ekstraksi 6 jam (Du et al., 2013).

Kekuatan gel gelatin dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan waktu pretreatment. Konsentrasi asam yang lebih tinggi dan waktu perendaman

mengakibatkan penurunan hasil dan kekuatan gel, terkait dengan degradasi yang lebih tinggi (Nikoo et al., 2014). Pada (Teng et al., 2021) dengan pretreatment NaOH dan asam asetat yang lebih tinggi dibandingkan dengan (Koli et al., 2012) konsentrasi pretreatment yang lebih rendah menghasilkan kadar gel strength dengan nilai yang lebih tinggi.

Tabel 9. Hasil Karakteristik Gel Strength Gelatin Berdasarkan Standar GMIA

No	Sampel	Basa (%)	Asam (%)	Suhu	Durasi Perendaman	Gel Strength	Standar GMIA
1.	Gelatin kulit bebek peking (Teng et al., 2021)	CaO 10%	Asam asetat 0.1 M	25°C	5 menit	205 g	50 – 300 g
2.	Gelatin kulit ayam kampung (Aykin-Dinçer et al., 2017)	NaOH 0.1 N	Asam sulfat 0.15% Asam sitrat 0.7%	25°C	24 jam	166,65 g	50 – 300 g
3.	Gelatin kepala ayam dan kalkun (Du et al., 2013)	NaOH 3m	Asam asetat 0.05M	25°C	14 menit	247 g	50 – 300 g
4.	Gelatin kulit Babi (Sompie et al., 2015)	NaOH 0.2%	Asam asetat 0.5 M	25°C	40 menit	134 g	50 – 300 g
5.	Gelatin kulit sapi dan kambing (Bahar et al., 2021)	CaO 10%	HCl 0.1 N	-	5 menit	211 g	50 – 300 g
6.	Gelatin tulang ikan tembang (Arshad et al., 2021)	NaOH 0.01M	HCl 1 M Asam sulfat 0.04M	25°C	24 jam	132 g	50 – 300 g

			Asam asetat 0.17 M				
7.	Gelatin kulit Bebek (Kim et al., 2020)	NaOH 0.N	HCl 0.1 N	18°C	24 jam	260 g	50 – 300 g
8.	Gelatin kulit ikan kobias (Silva et al., 2014)	NaOH 3m	HCl 3m	25°C	15 menit	232 g	50 – 300 g
9.	Gelatin sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi (Koli et al., 2012)	NaOH 0.2%	Asam sulfat 0,2% Asam sitrat 1%		40 menit	170 g	50 – 300 g
10.	Gelatin kulit ikan unicorn leather jacket (Hanjabam et al., 2015)	NaOH 0.1 M	Asam fosfat 0.25M	6°C	24 jam	138.54 g	50 – 300 g
11.	Gelatin kulit ikan lele dumbo (Sanaei et al., 2013)	-	Asam klorida 1-5%	4°C	32 jam	230.25 g	50 – 300 g
12.	Gelatin kulit babi (Sompie, 2012)	-	Asam asetat 2,4 dan 6 %	-	48 jam	138 g	50 – 300 g
13.	Gelatin kulit ikan lele dumbo (A. T. Alfaro et al., 2014)	NaOH 0.15 M	Asam sulfat 0,08, 0,15, 0,25, 0,35, dan 0,42%	-	40-120 menit	234 g	50 – 300 g

4.2.4.3. Kadar abu

Menurut *Gelatin Manufacturers Institute of America* kadar abu gelatin komersial pada umumnya berkisar antara 0,3-2 (Evans, 2019). Dari total analisis terdapat 6 artikel dengan karakteristik kadar abu yang memenuhi jika dibandingkan dengan standar yaitu antara 0,3 – 2 %.

Berdasarkan dari hasil seleksi artikel diperoleh bahwa semakin tinggi suhu ekstraksi maka semakin rendah nilai kadar abu yang diperoleh. Seperti pada artikel (Aksun Tümerkan et al., 2019) menggunakan 3 sampel berbeda dengan variasi ekstraksi yang berbeda 45°C dan 65 °C, diperoleh nilai kadar abu yang lebih tinggi pada sampel yang menggunakan suhu ekstraksi yang lebih rendah.

Tabel 10. Hasil Karakteristik Kadar Abu Gelatin Berdasarkan Standar GMIA

No	Sampel	Basa (%)	Asam (%)	Suhu	Durasi Perendaman	Hasil Kadar Abu	Standar GMIA
1.	Gelatin kulit bebek peking (Teng et al., 2021)	NaOH 2%	Asam asetat 0.1 M	25°C	5 menit	0,84	0.3 – 2
2.	Gelatin daging kalkun (Du et al., 2014)	NaOH 0.25 M	Asam asetat 0.05M	25°C	4 jam	1,87	0.3 – 2
3.	Gelatin kulit ikan tuna, katak dan ayam (Aksun Tümerkan et al., 2019)	NaOH 0.1 M 0.2 M	Asam asetat 0.2 M, 0.05 M Asam klorida 5%	25°C	24 jam	1,2	0.3 – 2
4.	Gelatin kulit ikan kobia (Silva et al., 2014)	NaOH 3m	HCl 3m	25°C	15 menit	1.0	0.3 – 2
5.	Gelatin	NaOH	Asam	-	40 menit	1,88	0.3 – 2

sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi (Koli et al., 2012)	0.2%	sulfat 0.2% Asam sitrat 1%				
--	------	--	--	--	--	--

4.2.4.4.pH

Menurut *Gelatin Manufacturers Institute of America* pH gelatin komersial pada umumnya berkisar antara 3,8 – 7,5 (Evans, 2019). Dari total analisis terdapat 8 artikel dengan karakteristik pH gelatin yang memenuhi jika dibandingkan dengan standar yaitu antara 3,8 – 7,5.

Pada hasil seleksi artikel diperoleh bahwa suhu dan perendaman yang paling optimal untuk mendapatkan pH yang optimal yaitu suhu 45- 65°C dengan rentang waktu 12 - 24 jam. Hal ini sesuai dengan artikel (Koli et al., 2012), (Aksun Tümerkan et al., 2019) dengan nilai pH memenuhi standar.

Tabel 11. Hasil Karakteristik Ph Gelatin Berdasarkan Standar GMIA

No	Sampel	Basa (%)	Asam (%)	Suhu	Durasi Perendaman	Hasil	Standar GMIA
1.	Gelatin kulit bebek peking (Teng et al., 2021)	NaOH 2%	Asam asetat 0.1 M	25°C	5 menit	5,3	3.8- 7.5
2.	Gelatin kulit ayam kampung (Aykin-Dinçer et al., 2017)	-	Asam sulfat 0.15% Asam sitrat 0.7%	25°C	24 jam	5,8	3.8- 7.5
3.	Gelatin kulit babi (Sompie et al., 2015)	NaOH 0.3 M 0.4 M	Asam asetat 0.5M	25°C	24 jam	5,21	3.8- 7.5
4.	Gelatin	NaOH	Asam	25°C	15 menit	7,1	3.8- 7.5

	kulit ikan tuna, katak dan ayam (Aksun Tümerkan et al., 2019)	0.1M 0.2M	asetat 0.2 M, 0.05M Asam klorida 5%				
5.	Gelatin kulit sapi dan kambing (Bahar et al., 2021)	NaOH 0.2%	HCl 0.1 N	-	40 menit	6,9	3.8- 7.5
6.	Gelatin kulit ikan nila wami (A. da T. Alfaro et al., 2013)	NaOH 0.3%	Asam sulfat 0.3% Asam sitrat 0.7%	-		4,6	3.8- 7.5
7.	Gelatin sisik ikan tiga wajah dan ikan kurisi (Koli et al., 2012)	NaOH 0.2%	Asam sulfat 0.2% Asam sitrat 1%		40 menit	4,8	3.8- 7.5
8.	Gelatin kulit babi (Sompie, 2012)	-	Asam asetat 2,4 dan 6%	-	48 jam	5,4	3.8- 7.5

4.3. Tinjauan Islam

Perintah untuk menambah ilmu dengan mempelajari Al-Qur'an adalah seperti mempelajari alam semesta beserta isinya, tidak ada habisnya dan selalu memunculkan hal-hal yang baru. Semakin dalam mempelajarinya maka akan semakin terbuka tabir ilmu sehingga dapat membuka cakrawala yang sangat luas untuk diketahui, meliputi segala bentuk sumber daya alam sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dengan sebaik-baiknya, termasuk hewan ternak. dan sumber daya perikanan di industri gelatin.

Al-Qur'an dan As-Sunnah mengajak umat Islam untuk mencari dan memperoleh ilmu dan hikmah, serta menempatkan orang yang berilmu pada derajat yang tinggi. waktu. Beberapa ayat Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW menyebutkan pentingnya membaca bagi manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Q.S. al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ - ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ - ٥

Terjemahnya:

“1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”.

Ayat di atas menyatakan: Perintah bacalah wahyu-wahyu Ilahi yang yang diterima oleh nabi Muhammad ﷺ, yang kemudian akan disampaikan kepada umat manusia. Bacalah agar engkau membekali dirimu dengan kekuatan pengetahuan. Bacalah semua itu tetapi dengan syarat hal tersebut engkau lakukan dengan atau demi nama Tuhan Yang selalu memelihara dan membimbingmu dan Yang menciptakan semua makhluk hidup kapanpun dan di manapun. Dijelaskan pada ayat selanjutnya allah memerintahkan membaca dengan menyampaikan janji allah atas ayat yang dibaca serta dijelaskan pada ayat diatas tentang perumpamaan penggunaan pena sebagai bentuk usaha dan ikhtiar untuk mendapat suatu ilmu pengetahuan (Quraish. 2002).

Gelatin dapat diperoleh dari babi, hewan ternak, maupun ikan. Gelatin yang berasal dari sumber babi, diharamkan dalam Islam. Gelatin yang berasal dari ikan diperbolehkan dalam Islam.

Mengacu firman Allah SWT. pada QS. Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا
فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ - ٣

Terjemahnya:

“ Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ
مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ
الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا أَفَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلْلُ مَيْتَتُهُ (رواه ابو داود)¹²

Menceritakan kepada kiami ‘ Abdullah bin Maslamah dari malik dari Shofwan bin Sulaim dari Sa’id bin Slamah dari Ali ibnu Azroq sesungguhnya Mughiroh bin Abi Burdah dan dia dari Bani ‘Abdi Ad-Dar mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Abu Hurairoh mengatakan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah; Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sering mengarungi dan membawa sedikit air, kalau kami berwudhu dengannya maka kami akan kehausan, apakah boleh kami berwudhu dengan air laut? Maka Rasulullah Saw bersabda: Laut itu airnya suci dan halal bangkainya.” (HR. Abu Daud)

Dalil-dalil di atas adalah menjelaskan tentang menuntun kaum muslimin untuk mengagungkan syiar-syiar Allah SWT dan mengajarkan untuk berlaku adil, serta menghindari segala macam yang mengakibatkan kekeruhan jiwa baik ditinjau dari jenis jenis makanan dan cara memperolehnya serta pengharaman terhadap bangkai, darah dan daging babi, kemudian menuntun kaum orang orang yang beriman uktuk takut kepada Allah SWT, dijelaskan pula tentang penyempurnaan terhadap agama islam(Quraish. 2002).

Penjelasan halal dan haram pada dalil-dalil diatas menjelaskan tentang beberapa kaidah pengharaman suatu makanan, Pada QS Al-alaq ,mula-mula dijelaskan mengenai keutamaan dalam mencari suatu ilmu pengetahuan yang baru atau memiliki daya untuk berinovasi dengan cara memperoleh sesuatu yang baru baik dalam menuntut ilmu ataupun dalam membuat suatu karya ilmiah, kemudian pada QS, al-maidah ayat 3 dan hadist yang diriwayatkan oleh abu daud dijelaskan mengenai batasan batasan kehalalan suatu makanan, dengan adanya penjelasan dalam QS, Al-maidah dan hadist ini dapat menjadi suatu rujukan dalam produksi gelatin dengan menggunakan sumber daya alam yang telah pasti hukum haram dan halalnya terkhususnya dalam penggunaan sumber daya ikan sebagai bahan dasar untuk menghasilkan gelatin halal.,

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis artikel dapat disimpulkan bahwa:

1. Metode ekstraksi gelatin pada tahap pretreatmen dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi basa/asam dan suhu.
2. Konsentrasi asam dan basa terbaik dari hasil analisis artikel adalah menggunakan NaOH 0.1 M dan asam asetat 0.2 M menghasilkan kualitas gelatin yang optimum.

5.2. Saran

pada studi literatur ini diperoleh metode yang dapat dijadikan acuan dalam mengekstraksi gelatin ikan dengan kualitas yang memenuhi standar GMIA. Terkait penggunaannya dalam berbagai bidang maka perlu penelitian lebih lanjut sesuai dengan bentuk sediaan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, M. A., Al-Kahtani, H. A., Jaswir, I., AbuTarboush, H., & Ismail, E. A. (2020). Extraction and characterization of gelatin from camel skin (potential halal gelatin) and production of gelatin nanoparticles. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 27(6), 1596–1601. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.03.022>
- Akagündüz, Y., Mosquera, M., Giménez, B., Alemán, A., Montero, P., & GómezGuillén, M. C. (2014). Sea bream bones and scales as a source of gelatin and ACE inhibitory peptides. *LWT - Food Science and Technology*, 55(2), 579– 585. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2013.10.026>
- Aksun Tümerkan, E. T., Cansu, Ü., Boran, G., Regenstein, J. Mac, & Özoğul, F. (2019). Physicochemical and functional properties of gelatin obtained from tuna, frog and chicken skins. *Food Chemistry*, 287(February), 273–279. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.02.088>
- Alfaro, A. T., Biluca, F. C., Marquetti, C., Tonial, I. B., & de Souza, N. E. (2014). African catfish (*Clarias gariepinus*) skin gelatin: Extraction optimization and physical-chemical properties. *Food Research International*, 65(PC), 416–422. <https://doi.org/10.1016/j.foodres.2014.05.070>
- Ali, M. (2016). Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 291–306. <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i2.4459>
- Arief, J. (2016). Model Rencana Bisnis Produksi Gelatin Dari Limbah Pengolahan Ikan. *Jurnal KURS*, 1(1), 51–74.
- Arshad, N. M., Ghaffar, M. A., & Mohtar, N. F. (2021). Optimization of the extraction procedures and the characterization of fish gelatin from fringescale sardinella (*Sardinella fimbriata*) bones. *AAFL Bioflux*, 14(2), 672–682.
- As-Suyuthi, J., & Al-Mahally, J. M. I. A. (2015). Tafsir Al-Jalalain. *Tafsir Jalalain (Terjemah)*, 448.
- Aykin-Dinçer, E., Koç, A., & Erbas, M. (2017). Extraction and physicochemical characterization of broiler (*Gallus gallus domesticus*) skin gelatin compared to commercial bovine gelatin. *Poultry Science*, 96(11), 4124–4131. <https://doi.org/10.3382/ps/pex237>
- Azzahra, H. Y., Misbahul, A., & Taqiyyuddiin, N. (2021). *Fish Bone Gelatin*. 12(4), 36–44. <https://doi.org/10.9734/AJFAR/2021/v12i430242>
- Bahar, A., Rusijono, & Kusumawati, N. (2021). Comparison of the Physico-Chemical Properties of Type-B Halal Gelatin from Bovine and Goat Skin Material. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 709(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/709/1/012033>
- Chakka, A. K., Muhammed, A., Sakhare, P. Z., & Bhaskar, N. (2017). Poultry

Processing Waste as an Alternative Source for Mammalian Gelatin: Extraction and Characterization of Gelatin from Chicken Feet Using Food Grade Acids. *Waste and Biomass Valorization*, 8(8), 2583–2593. <https://doi.org/10.1007/s12649-016-9756-1>

- Deshmukh, K., Ahamed, M. B., Deshmukh, R. R., Pasha, S. K. K., & Bhagat, P. R. (2018). Biopolymer Composites in Electronics 3 – Biopolymer Composites With High Dielectric Performance : Interface. In *Biopolymer Composites in Electronics*. Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-809261-3/00003-6>
- Du, L., Keplová, L., Khiari, Z., & Betti, M. (2014). Preparation and characterization of gelatin from collagen biomass obtained through a pH-shifting process of mechanically separated turkey meat. *Poultry Science*, 93(4), 989–1000. <https://doi.org/10.3382/ps.2013-03609>
- Du, L., Khiari, Z., Pietrasik, Z., & Betti, M. (2013). Physicochemical and functional properties of gelatins extracted from turkey and chicken heads. *Poultry Science*, 92(9), 2463–2474. <https://doi.org/10.3382/ps.2013-03161>
- Erge, A., & Zorba, Ö. (2018). Optimization of gelatin extraction from chicken mechanically deboned meat residue using alkaline pre-treatment. *Lwt*, 97, 205–212. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2018.06.057>
- Fan, H. Y., Dumont, M. J., & Simpson, B. K. (2020). Preparation and physicochemical characterization of films prepared with salmon skin gelatin extracted by a trypsin-aided process. *Current Research in Food Science*, 3, 146–157. <https://doi.org/10.1016/j.crfs.2020.04.002>
- Gelatin Manufacturers Institute of America. (2019). GMIA Handbook. *Gelatin Handbook*, 25.
- GMIA. (2012). *Gelatin Handbook*. 1–25. http://www.gelatin-gmia.com/images/GMIA_Gelatin_Manual_2012.pdf
- H.Gareis, R. S. and. (2007). *Gelatine Handbook: Theory and Industrial Practice*.
- Hanjabam, M. D., Kannaiyan, S. K., Kamei, G., Jakhar, J. K., Chouksey, M. K., & Gudipati, V. (2015). Optimisation of gelatin extraction from Unicorn leatherjacket (*Aluterus monoceros*) skin waste: response surface approach. *Journal of Food Science and Technology*, 52(2), 976–983. <https://doi.org/10.1007/s13197-013-1075-y>
- Hidayati, D., Alfariisy, M. U., Khairunissa, Kurniawan, F., Prasetyo, E. N., Luqman, A., & Sa'adah, N. N. (2021). Histological structure of striped catfish (*Pangasius Hypophthalmus*) skin from different body size (age) and its relation to the quality of gelatin based on the melting point. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 718(1).

<https://doi.org/10.1088/1755-1315/718/1/012075>

- Huda, W. N., Atmaka, W., & Nurhartadi, E. (2013). Kajian Karakteristik Fisik dan Kimia Gelatin Ekstrak Tulang Kaki Ayam (*Gallus gallus bankiva*) dengan Variasi Lama Perendaman dan Konsentrasi Asam. *Jurnal Teknosains Pangan*, 2(3), 70–75.
- Indrawan, M. R., Agustina, R., & Rijai, L. (2016). Ekstraksi Gelatin Dari Kaki Ayam Broiler Melalui Berbagai Larutan Asam Dan Basa Dengan Variasi Lama Perendama. *Journal Of Tropical Pharmacy And Chemistry*, 3(4), 313–321. <https://doi.org/10.25026/jtpc.v3i4.120>
- Ismail, I., Hamzah, N., Qurrataayyun, S., Rahayu, S., Tahir, K., & Djide, M. (2019). Extraction and Characteristic of Gelatin from Milkfish (*Chanos chanos*) Scales and Bones with Variation in Acid and Base Concentrations, Extracting and Drying Method, 5–10. <https://doi.org/10.4108/eai.2-5-2019.2284683>
- Jakhar, J. K., Basu, S., Sasidharan, S., Chouksey, M. K., & Gudipati, V. (2014). Optimization of process parameters for gelatin extraction from the skin of Blackspotted croaker using response surface methodology. *Journal of Food Science and Technology*, 51(11), 3235–3243. <https://doi.org/10.1007/s13197-012-0883-9>
- Jakhar, J. K., Basu, S., Sasidharan, S., Chouksey, M. K., & Gudipati, V. (2014). Optimization of process parameters for gelatin extraction from the skin of Blackspotted croaker using response surface methodology. *Journal of Food Science and Technology*, 51(11), 3235–3243. <https://doi.org/10.1007/s13197-012-0883-9>
- Jridi, M., Lassoued, I., Kammoun, A., Nasri, R., Chaâbouni, M., Nasri, M., & Souissi, N. (2015). Screening of factors influencing the extraction of gelatin from the skin of cuttlefish using supersaturated design. *Food and Bioprocess Processing*, 94, 525–535. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2014.07.010>
- Karim, A. A., & Bhat, R. (2009). Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an alternative to mammalian gelatins. *Food Hydrocolloids*, 23(3), 563–576. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2008.07.002>
- Keenan, T. R. (2012). Gelatin. *Polymer Science: A Comprehensive Reference*, 10 Volume Set, 10, 237–247. <https://doi.org/10.1016/B978-0-444-53349-4.00265-X>
- Khalaf, A. A., Alsamir, M., & Al-temimi, W. K. A. (2021). Enzymatic and Thermal Extraction of Gelatin from Fish Scales and study its Sensory Properties. *International Journal of Pharmaceutical Research*, 13(02). <https://doi.org/10.31838/ijpr/2021.13.02.172>
- Kim, T. K., Ham, Y. K., Shin, D. M., Kim, H. W., Jang, H. W., Kim, Y. B., & Choi, Y. S. (2020). Extraction of crude gelatin from duck skin: effects of heating methods on gelatin yield. *Poultry Science*, 99(1), 590–596.

<https://doi.org/10.3382/ps/pez519>

- Koli, J. M., Basu, S., Nayak, B. B., Patange, S. B., Pagarkar, A. U., & Gudipati, V. (2012). Functional characteristics of gelatin extracted from skin and bone of Tiger-toothed croaker (*Otolithes ruber*) and Pink perch (*Nemipterus japonicus*). *Food and Bioproducts Processing*, *90*(3), 555–562. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2011.08.001>
- Kotatha, D., Hirata, M., Ogino, M., Uchida, S., Ishikawa, M., Furuike, T., & Tamura, H. (2019). Preparation and Characterization of Electrospun Gelatin Nanofibers for Use as Nonaqueous Electrolyte in Electric Double-Layer Capacitor. *Journal of Nanotechnology*, *2019*. <https://doi.org/10.1155/2019/2501039>
- Kittiphattanabawon, P., Benjakul, S., Sinthusamran, S., & Kishimura, H. (2016). Gelatin from clown featherback skin: Extraction conditions. *LWT - Food Science and Technology*, *66*, 186–192. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2015.10.029>
- Koli, J. M., Basu, S., Nayak, B. B., Patange, S. B., Pagarkar, A. U., & Gudipati, V. (2012). Functional characteristics of gelatin extracted from skin and bone of Tiger-toothed croaker (*Otolithes ruber*) and Pink perch (*Nemipterus japonicus*). *Food and Bioproducts Processing*, *90*(3), 555–562. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2011.08.001>
- Mahmoodani, F., Ardekani, V. S., See, S. F., Yusop, S. M., & Babji, A. S. (2014). Optimization and physical properties of gelatin extracted from pangasius catfish (*Pangasius sutchi*) bone. *Journal of Food Science and Technology*, *51*(11), 3104–3113. <https://doi.org/10.1007/s13197-012-0816-7>
- Minah, F. N., Drira, M., Siga, W., & S, C. P. (2016). Ekstraksi Gelatin dari Hidrolisa Kolagen Limbah Tulang Ikan Tuna dengan Variasi Jenis Asam dan Waktu Ekstraksi. *Jurnal Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri (SENIATI)*, 26-32 hlm. ISSN: 2058-4218.
- Mohtar, N. F., Perera, C., & Quek, S. Y. (2010). Optimisation of gelatine extraction from hoki (*Macrurus novaezelandiae*) skins and measurement of gel strength and SDS-PAGE. *Food Chemistry*, *122*(1), 307–313. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.02.027>
- Niu, L., Zhou, X., Yuan, C., Bai, Y., Lai, K., Yang, F., & Huang, Y. (2013). Characterization of tilapia (*Oreochromis niloticus*) skin gelatin extracted with alkaline and different acid pretreatments. *Food Hydrocolloids*, *33*(2), 336–341. <https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2013.04.014>
- quraish, muhammad. (2003). *Tafsir Al-misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Qur'an* (lentera hati (Ed.)).
- Rafieian, F., Keramat, J., & Kadivar, M. (2013). Optimization of gelatin extraction from chicken deboner residue using RSM method. *Journal of Food Science*

- and Technology*, 50(2), 374–380. <https://doi.org/10.1007/s13197-011-0355-7>
- Robi, A., & Selviastuti, R. (2014). *Serburia Suplemen Tulang Ikan Bandeng dengan Cangkang Kapsul Alginat Untuk Mencegah Osteoporosis*. 4(1), 53–59.
- Rosli, N., & Sarbon, N. M. (2015). Physicochemical and structural properties of Asian swamp eel (*Monopterus albus*) skin gelatin as compared to bovine gelatin. *International Food Research Journal*, 22(2), 699–706.
- Roy, B., Betti, M., & Bruce, H. (n.d.). Effects of dehairing treatment on gelatin yield and quality from bovine hides. *Research Square*, 1–24. https://www.researchsquare.com/article/rs-392199/latest?utm_source=researcher_app&utm_medium=referral&utm_campaign=RESR_MRKT_Researcher_inbound
- Roy, B. C., Omana, D. A., Betti, M., & Bruce, H. L. (2017). Extraction and characterization of gelatin from bovine lung. *Food Science and Technology Research*, 23(2), 255–266. <https://doi.org/10.3136/fstr.23.255>
- Saenmuang, S., Phothiset, S., & Chumnanka, C. (2020). Extraction and characterization of gelatin from black-bone chicken by-products. *Food Science and Biotechnology*, 29(4), 469–478. <https://doi.org/10.1007/s10068-019-00696-4>
- Sanaei, A. V., Mahmoodani, F., See, S. F., Yusop, S. M., & Babji, A. S. (2013). Optimization of gelatin extraction and physico-chemical properties of catfish (*Clarias gariepinus*) bone gelatin. *International Food Research Journal*, 20(1), 423–430.
- Sántiz-Gómez, M. A., Mazorra-Manzano, M. A., Ramírez-Guerra, H. E., Scheuren-Acevedo, S. M., Navarro-García, G., Pacheco-Aguilar, R., & Ramírez-Suárez, J. C. (2019). Effect of acid treatment on extraction yield and gel strength of gelatin from whiptail stingray (*Dasyatis brevis*) skin. *Food Science and Biotechnology*, 28(3), 751–757. <https://doi.org/10.1007/s10068-018-0514-y>
- Silva, R. S. G., Bandeira, S. F., & Pinto, L. A. A. (2014). Characteristics and chemical composition of skins gelatin from cobia (*Rachycentron canadum*). *LWT - Food Science and Technology*, 57(2), 580–585. <https://doi.org/10.1016/j.lwt.2014.02.026>
- Sompie, M. (2012). THE EFFECTS OF ANIMAL AGE AND ACETIC ACID CONCENTRATION ON PIGSKIN GELATIN CHARACTERISTICS M. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Sompie, M., Surtijono, S. E., Pontoh, J. H. W., & Lontaan, N. N. (2015). The Effects of Acetic Acid Concentration and Extraction Temperature on Physical and Chemical Properties of Pigskin Gelatin. *Procedia Food Science*, 3, 383–388. <https://doi.org/10.1016/j.profoo.2015.01.042>

STANDARD TESTING METHODS FOR EDIBLE Official procedures of the Gelatin Manufacturers.(2019). January.

Teng, N. Y., Huda, N., Mohd Shariff, A. H., Nafchi, A. M., & Zakaria, Z. (2021). Physicochemical Properties of Peking Duck Skin Gelatin Extracted Using Acid Pretreatment (ADS) or Mixed Alkaline-Acid Pretreatment (ALDS). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 709(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/709/1/012050>

Wardani, D. P., Suharyadi, E., & Abraha, K. (n.d.). *Kajian Awal Identifikasi Perbedaan Gelatin Sapi dan Gelatin Babi Menggunakan Biosensor Berbasis Surface Plasmon Resonance (SPR)*. 153–157.

Zhang, W., Chen, C., Huang, Z., & Wang, P. (2021). Characterizations of gelatin from the skin of american bullfrog (*Rana catesbeiana*) as affected by extraction temperature. *Sustainability (Switzerland)*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/su13084390>



LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil pencarian jurnal sesuai inklusi pada *database science direct*

The image shows two screenshots of the ScienceDirect website search results. The top screenshot shows the search for "Gelatin extraction" with 210 results. The bottom screenshot shows the search for "Gelatin production" with 204 results. Both screenshots include a search bar, filters for years, and a list of search results with article titles and authors.

ScienceDirect Search Results: "Gelatin extraction"

Find articles with these terms
 "Gelatin extraction"
 Year: 2011-2021
 Advanced search

210 results sorted by relevance | date

Refine by:
 Years
 2021 (18)
 2020 (27)
 2019 (16)
 2018 (23)
 2017 (19)
 2016 (16)
 2015 (18)
 2014 (72)

Research article
Optimization of gelatin extraction from chicken mechanically deboned meat residue using alkaline pre-treatment
 LWT, 29 June 2018, ...
 Aydin Erge, Ömer Zorba

Research article
Response surface optimization of bromelain-assisted gelatin extraction from surimi processing wastes
 Food Bioscience, March 2014, ...
 M. H. Norziah, H. Y. Kee, M. Norita

Want a richer search experience? Feedback

ScienceDirect Search Results: "Gelatin production"

Find articles with these terms
 "Gelatin production"
 Year: 2011-2021
 Advanced search

204 results sorted by relevance | date

Refine by:
 Years
 2021 (20)
 2020 (21)
 2019 (28)
 2018 (20)
 2017 (21)
 2016 (21)
 2015 (13)
 2014 (71)

Research article
Optimization of gelatin production from Barred mackerel by-products: Characterization and hydrolysis using native and commercial proteases
 Food Hydrocolloids, 30 April 2020, ...
 Armin Mirzapour-Kauhdasht, Marzieh Moosavi-Nasab, ... Mohammadreza Khalesi

Research article • Open access
A comparative study on the treatment of gelatin production plant wastewater using electrocoagulation and chemical coagulation
 Heliyon, 29 May 2019, ...
 Tatiana S. Arturi, Carlos J. Seijas, Gustavo L. Bianchi
 Download PDF

Feedback

ScienceDirect Journals & Books Register Sign in

Find articles with these terms

Year: 2011-2021

14 results sorted by relevance | date

Refine by:
 Years
 2021 (2)
 2020 (2)
 2019 (2)
 2018 (1)
 2017 (1)
 2016 (1)
 2015 (1)
 2014 (2)

Research article
Silver carp scale gelatins for the stabilization of fish oil-loaded emulsions
 International Journal of Biological Macromolecules, 9 July 2021, ...
 Jiamin Xu, Ting Zhang, ... Jian Zhong

Research article
Fish gelatin as an alternative to mammalian gelatin for food industry: A meta-analysis
 LWT, 13 January 2021, ...
 Supatchayaporn Nitsuwat, Pangzhen Zhang, ... Zhongxiang Fang

Want a richer search experience?

gmia_gelatin_man...pdf FILE SKRIPSI LENG...pdf

Ketik di sini untuk mencari 17:46 29/07/2021


National Library of Medicine
 National Center for Biotechnology Information Log in

PubMed.gov

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS 16 results
 Filters applied: Free full text, in the last 10 years. Clear all

RESULTS BY YEAR


TEXT AVAILABILITY

Extraction of crude gelatin from duck skin: effects of heating methods on gelatin yield.
 Kim TK, Ham YK, Shin DM, Kim HW, Jang HW, Kim YB, Choi YS.
 Poultry Sci. 2019 Sep 11;pe2519. doi: 10.3382/ps/pez519. Online ahead of print.
 PMID: 31509191 **Free article.**
 The **gelatin extraction** yield and **gelatin** powder yield were the highest with the superheated steam **extraction** method. ...The viscosity of **gelatin** extracted with the superheated steam and microwave **extraction** methods was higher than that of ...

gmia_gelatin_man...pdf FILE SKRIPSI LENG...pdf

Ketik di sini untuk mencari 17:48 29/07/2021

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term="Gelatin+production"&filter=simsearch2.ffrtf&filter=datesearch_y_10

National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

"Gelatin production" Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS 6 results

RESULTS BY YEAR

Filters applied: Free full text, in the last 10 years. Clear all

1 **Gelatin production** using fish wastes by extracted alkaline protease from *Bacillus licheniformis*.

Cite Mirzapour Kouhdasht A, Moosavi-Nasab M, Aminlari M.
J Food Sci Technol. 2018 Dec55(12):5175-5180. doi: 10.1007/s13197-018-3449-7. Epub 2018 Oct 10.
PMID: 30483015 [Free PMC article](#).

Share

The yield of **gelatin production** was also determined as a result of hydroxyproline extraction from fish wastes. ...Further, fish wastes were concluded to be a practical source for **gelatin production**...

TEXT AVAILABILITY

gmia_gelatin_man...pdf FILE SKRIPSI LENG...pdf Show all

pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term="Gelatin+extraction+methods"&filter=simsearch2.ffrtf&filter=datesearch_y_10

National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

PubMed.gov

"Gelatin extraction methods" Search

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Save Email Send to Sorted by: Best match Display options

MY NCBI FILTERS 190 results

RESULTS BY YEAR

Filters applied: Free full text, in the last 10 years. Clear all

Quoted phrase not found: "Gelatin extraction methods"

1 **Extraction of crude gelatin** from duck skin: effects of heating **methods on gelatin yield**.

Cite Kim TK, Ham YK, Shin DM, Kim HW, Jang HW, Kim YB, Choi YS.
Poult Sci. 2019 Sep 11;pez519. doi: 10.3382/ps/pez519. Online ahead of print.
PMID: 31509191 [Free article](#).

Share

The **gelatin extraction yield** and **gelatin powder yield** were the highest with the superheated steam **extraction method**. ...The viscosity of **gelatin extracted** with the superheated steam and microwave **extraction methods** wa ...

TEXT AVAILABILITY

Abstract

gmia_gelatin_man...pdf FILE SKRIPSI LENG...pdf Show all

M A K A S S A R

best a x (29) W x FILE S x Post A x Penda x Sent M x Word x Optim x h3po4 x Gelati x 'Gela x

scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2011&as_yhi=2021&q="Gelatin+extraction+method"&btnG=

Google Scholar "Gelatin extraction method"

Articles About 42 results (0.06 sec) My profile My library

Any time
Since 2021
Since 2020
Since 2017
Custom range...
2011 — 2021
Search

Sort by relevance
Sort by date
 include patents
 include citations
 Create alert

[PDF] Extraction, physicochemical characterizations and sensory quality of chicken feet gelatin [PDF] ums.edu.my
MNA Rahman, S Jamalulail - Borneo Science, 2012 - borneoscience.ums.edu.my
... Meanwhile, Cheng et al. (2009) states the 'Silky fowl' (a type of chicken) feet containing collagen and melanin as potential ingredients in cosmetic industries. There are two types of gelatin extraction method, whether by using acid or alkali ...
☆ Cited by 27 Related articles

[PDF] Fish gelatin as an alternative to mammalian gelatin for food industry: A meta-analysis [PDF] researchgate.net
S Nitsuwat, P Zhang, K Ng, Z Fang - LWT, 2021 - Elsevier
... The gelatin extraction method of all studies must not involve the use of enzymes pre-treatment since it can cause excessive cleavage of polypeptide chains that alters the physical properties of the extracted gelatin (Intarasirisawat et al., 2007; Jridi et al., 2013; Nalinanon ...
☆ Cited by 3 Related articles All 4 versions

[PDF] Optimization of fish gelatin extraction from skins and bones: A comparative study [PDF] researchgate.net
JM Kollab, S Basu, G Venkateshwarlu, MK Choukasy, ... - 2013 - researchgate.net
... Company Ltd., Mumbai, India. All chemicals used were analytical grade. Selection of gelatin extraction method. Ten different methods of fish gelatin extraction from published literature were considered. Among these methods the ...
☆ Cited by 4 Related articles All 2 versions

Extraction and characterization of gelatin from bovine lung [PDF] jst.go.jp
BC Rov, DA Omana, M Betti, HL Bruce - Food Science and ... 2017 - istaie.ist.go.io

gmia_gelatin_man...pdf FILE SKRIPSI LENG...pdf Show all

Ketik di sini untuk mencari

best a x (29) W x FILE S x Post A x Penda x Sent M x Word x Optim x h3po4 x Gelati x 'Gela x

scholar.google.com/scholar?q="Gelatin+extraction"&hl=en&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2011&as_yhi=2021

Google Scholar "Gelatin extraction"

Articles About 1,490 results (0.07 sec) My profile My library

Any time
Since 2021
Since 2020
Since 2017
Custom range...
2011 — 2021
Search

Sort by relevance
Sort by date
 include patents
 include citations
 Create alert

[PDF] Optimization of gelatin extraction and physico-chemical properties of catfish (Clarias gariepinus) bone gelatin [PDF] upm.edu.my
AV Sanaei, F Mahmoodani, SF Seg... - International Food ... 2013 - ifrj.upm.edu.my
The extraction of catfish (Clarias gariepinus) bone gelatin was optimized by using Response Surface Methodology (RSM) involving 4-factors, 5-levels Central Composite Design (CCD). The optimum conditions for extraction were produced by a pre-treatment of 3.35% HCl for ...
☆ Cited by 54 Related articles All 8 versions

African catfish (Clarias gariepinus) skin gelatin: Extraction optimization and physical-chemical properties [PDF] academia.edu
AT Afifar, FC Biluca, C Marquetti, IB Toniai, ... - Food research ... 2014 - Elsevier
Large amounts of by-products are generated in fish processing. It is estimated that the residues from filleting can represent up to 75% of the total weight, and that approximately 30% of such residues consist of skin and bones. There is currently an increased interest in ...
☆ Cited by 48 Related articles All 8 versions

Optimization of gelatin extraction from chicken deboner residue using RSM method [HTML] nih.gov
F Rafieian, J Keramat, M Kadivar - Journal of food science and technology, 2013 - Springer
This study aims to investigate the optimization of gelatin extraction from chicken deboner residue. An optimization procedure using a central composite design with three factors (HCl concentration, extraction temperature, and extraction time) was used in order to investigate ...
☆ Cited by 36 Related articles All 12 versions

Poultry processing waste as an alternative source for mammalian gelatin: extraction and characterization of gelatin from chicken feet using food grade

gmia_gelatin_man...pdf FILE SKRIPSI LENG...pdf Show all

Ketik di sini untuk mencari

M A K A S S A R

The screenshot shows a Google Scholar search for "Gelatin production". The search results are displayed in a list format. The first result is a PDF document titled "Optimization of gelatin production from Barred mackerel by-products: Characterization and hydrolysis using native and commercial proteases" by Mirzapour-Kouhdashi and Moosavi-Nasab, published in Food in 2020. The second result is an HTML document titled "A comparative study on the treatment of gelatin production plant wastewater using electrocoagulation and chemical coagulation" by S Arturi, C J Seijas, and G Bianchi, published in Heliyon in 2019. The third result is a journal article titled "A simple and eco-friendly method of gelatin production from bone: One-step biocatalysis" by Y Ma, X Zeng, X Ma, R Yang, and W Zhao, published in the Journal of Cleaner Production in 2019. The fourth result is an HTML document titled "Gelatin production using fish wastes by extracted alkaline protease from Bacillus licheniformis" from nih.gov. The search interface includes filters for time range (Any time, Since 2021, Since 2020, Since 2017, Custom range...), sorting options (Sort by relevance, Sort by date), and checkboxes for "Include patents", "Include citations", and "Create alert". The browser's taskbar at the bottom shows the Windows logo, search bar, and various application icons. The system tray on the right shows the date and time as 17:51 on 29/07/2021.

best a: x | (29) W: x | FILE S: x | Post A: x | Pendi: x | Sent M: x | Word: x | Optm: x | h3po4: x | Gelati: x | *Gela: x

scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2011&as_yhi=2021&q="Gelatin+production"&btnG=

Google Scholar "Gelatin production"

Articles About 1,320 results (0.09 sec) My profile My library

Any time
Since 2021
Since 2020
Since 2017
Custom range...
2011 — 2021
Search

Sort by relevance
Sort by date

Include patents
 Include citations
 Create alert

Optimization of **gelatin production** from Barred mackerel by-products: Characterization and hydrolysis using native and commercial proteases [PDF] researchgate.net
[Mirzapour-Kouhdashi](#), [M Moosavi-Nasab](#) ... - Food ... 2020 - Elsevier
In this study, **gelatin production** was optimized at three levels of time and temperature using the response surface method (RSM) by considering the yield, protein content, gel strength, and viscosity. Afterward, gelatin was manufactured at optimum conditions (70.71° C and ...
☆ Cited by 7 Related articles All 4 versions

[HTML] A comparative study on the treatment of **gelatin production** plant wastewater using electrocoagulation and chemical coagulation [HTML] sciencedirect.com
[S Arturi](#), [C J Seijas](#), [G Bianchi](#) - Heliyon, 2019 - Elsevier
Effluents from **gelatin production** plants are highly complex and difficult to treat by conventional methods. The Electrocoagulation (EC) technique was evaluated to treat effluents that contain a heavy load of Chemical Oxygen Demand (COD) and a large quantity ...
☆ Cited by 10 Related articles All 9 versions

A simple and eco-friendly method of **gelatin production** from bone: One-step biocatalysis
Y Ma, X Zeng, X Ma, R Yang, W Zhao - Journal of Cleaner Production, 2019 - Elsevier
Conventional **gelatin production** based on liming is time-consuming and leads to significant land pollution and wastewater. Thus, an efficient and ecologically compatible method of **gelatin production** from bone has to be developed. In this study, a novel one-step enzymatic ...
☆ Cited by 14 Related articles All 4 versions

Gelatin production using fish wastes by extracted alkaline protease from [Bacillus licheniformis](#) [HTML] nih.gov

gma_gelatin_man...pdf FILE SKRIPSI LENG...pdf Show all

Ketik di sini untuk mencari

17:51
29/07/2021



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ade afri irawan yang akrab disapa Ade. Dilahirkan di Sumbawa, pada tanggal 26 april 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Zulkarnaen, dan ibu Suryani.

Dia memulai pendidikannya di TK. Labuhan burung Kec. Buer pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2006, kemudian melanjutkan studinya di SDN Lab. Burung tahun 2006 sampai tahun 2011, lalu melanjutkan studinya di MTs DI PUTRA Nurul Hakim Kediri pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan studinya di MA DI PUTRA dan dia berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2017.

Sekarang, penulis merupakan salah seorang Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di UIN Alauddin Makassar 2017 yang insyaa Allah akan segera Lulus. Hal ini merupakan suatu kebanggaan yang sangat besar bagi penulis karena penulis memang sudah bercita-cita menjadi seorang farmasis. Semoga kesuksesan akan diraihinya kelak. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR