

**PENENTUAN SUHU OPTIMUM DAN KARAKTERISASI PLASTIK
BIODEGRADABEL BERBAHAN DASAR SELULOSA
LIMBAH KULIT JAGUNG (*Zea mays*)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
AZWAR ANSHAR
NIM: 60500114008

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Azwar Anshar
NIM : 60500114008
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 26 November 1996
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Mustafa dg. Bunga Perumahan Villa Mandiri

Judul : Penentuan Suhu Optimum dan Karakterisasi Plastik
Biodegradabel Berbahan Dasar Selulosa Limbah Kulit jagung
(*Zea mays*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, September 2020

Penyusun



Azwar Anshar
NIM: 60500114008

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penentuan Suhu Optimum dan Karakterisasi Plastik Biodegradabel Berbahan Dasar Selulosa Limbah Kulit Jagung (*Zea Mays*)" yang disusun oleh Azwar Anshar, NIM: 60500114008, Mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 bertepatan dengan 5 Rabiul Awal 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 22 Oktober 2020 M
25 Rabiul Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd	 (.....)
Sekretaris	: Dr. Asri Saleh, ST., M.Si	 (.....)
Munaqisy I	: Dr. Maswati Baharuddin, S. Si., M.Si	 (.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muh. Sadik, M.Ag	 (.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, S. Si., M.Si	 (.....)
Pembimbing II	: Dr. Rismawaty Sikanna, S. Si., M.Si	 (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M. Pd
NIP. 197194122000031001

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah swt.karena dengan izin dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penentuan Suhu Optimum dan Karakterisasi Plastik Biodegradabel Berbahan Dasar Selulosa Limbah Kulit Jagung (*Zea Mays*)”. Salam serta shalawat tetap tercurahkan kepada Rasulullah saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa proses selesainya skripsi ini tidak luput dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya Anshar Syamsu, SE. dan Alm.Hj. Rafiati Yahya serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara moral maupun materi. Semoga Allah swt.senantiasa meridhoi kita semua, melimpahkan rahmat-Nya dan senantiasa diberkahi.

Pada kesempatan ini, penulis ingin pula menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak di bawah ini yang banyak membantu penulis

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Khalifah Mustami, M.Pd selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan sejawaran.
3. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Rismawaty Sikanna, S.Si., M.Si selaku Pembimbing II dan Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

5. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku Pembimbing I dan II atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan yang memberikan banyak ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Maswati Baharuddin, M.Si, dan Bapak Dr. Muhammad Sadik Sabry, M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang berkenan memberikan kritik dan saran bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Jurusan Kimia dan staf serta karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Segenap laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam proses penelitian. Terkhusus untuk Kak Isma S.Si, selaku Laboran di Laboratorium Analitik yang telah sabar membimbing kami dalam proses penelitian kami.
9. Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, Terima kasih atas segala didikan dan bantuan yang diberikan kepada kami selama kami kuliah hingga sekarang ini.
10. Teman-teman kimia angkatan 2014 selaku sahabat yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu dalam proses penelitian.

Akhir kata penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan sebagai informasi untuk penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi. Penulis mohon maaf jika ada kesalahan atau terdapat hal yang tidak berkenan bagi para pembaca. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.

Samata, September 2020

Penulis,

Azwar Anshar

NIM: 60500114008

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Plastik	9
B. Bioplastik	10
C. Selulosa.....	12
D. Jagung (<i>Zea mays</i>).....	15
E. Plastisizer.....	18
F. Kitosan	19

G.	<i>Universal Testing Machine (UTM)</i>	21
H.	<i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i>	23
BAB III.....		26
METODOLOGI PENELITIAN		26
A.	<i>Waktu dan Tempat</i>	26
B.	<i>Alat dan Bahan</i>	26
1.	<i>Alat</i>	26
2.	<i>Bahan</i>	26
C.	<i>Prosedur Kerja</i>	26
1.	<i>Ekstraksi Selulosa dari Limbah Kulit Jagung (Zea mays)</i>	26
2.	<i>Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol</i>	27
3.	<i>Analisis Film Bioplastik</i>	27
a.	<i>Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastk</i>	27
b.	<i>Karakterisasi dengan FTIR</i>	28
BAB IV		29
HASIL DAN PEMBAHASAN		29
A.	<i>Hasil Penelitian</i>	29
1.	<i>Ekstrak Selulosa Limbah Kulit Jagung (Zea Mays)</i>	29
2.	<i>Film Bioplastik</i>	29
3.	<i>Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik</i>	30
4.	<i>Karakterisasi Menggunakan FTIR</i>	31
B.	<i>Pembahasan</i>	31
1.	<i>Ekstrak Selulosa Kulit Jagung</i>	31
2.	<i>Film Bioplastik</i>	33
3.	<i>Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan</i>	34
a.	<i>Kuat Tarik</i>	34
b.	<i>Hasil Uji Persen Pemanjangan</i>	35
4.	<i>Karakteristik dengan FTIR</i>	36
BAB V.....		39
PENUTUP		39

A. <i>Kesimpulan</i>	39
B. <i>Saran</i>	39
DAFTAR PUSTAKA	40
BIOGRAFI	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Kimia Selulosa	12
Gambar 2.2 Struktur Kimia Kitosan	19
Gambar 2.3 <i>Universal Testing Machine</i> (UTM)	21
Gambar 2.4 <i>Fourier Transform Infra Red</i> (FTIR)	22
Gambar 4.1 Ekstrak Selulosa Limbah Kulit Jagung (<i>Zea Mays</i>)	27
Gambar 4.2(a) Film Bioplastik Variasi Suhu 70°C	28
Gambar 4.2(b) Film Bioplastik Variasi Suhu 80°C	28
Gambar 4.2(c) Film Bioplastik Variasi Suhu 90°C	28
Gambar 4.2(d) Film Bioplastik Variasi Suhu 100°C	28
Gambar 4.3 Reaksi Proses Delignifikasi	30
Gambar 4.4 Hubungan Variasi Suhu dengan Nilai Kuat Tarik	32
Gambar 4.5 Hubungan Variasi Suhu dengan Nilai Persen Pemanjangan	33
Gambar 4.6(a) Spektrum FTIR Selulosa Kulit Jagung	35
Gambar 4.6(b) Spektrum FTIR Film Bioplastik	35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Ambang Batas dan Sifat Mekanik Bioplastik	11
Tabel 2.2. sifat mekanik kulit jagung	16
Tabel 2.3. Komposisi Kimia Kulit Jagung	16
Tabel 2.4. Korelasi Inframerah	24
Tabel 4.1 Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik	28
Tabel 4.2 Nilai Serapan dari Vibrasi Regang Gugus-Gugus Fungsi	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Penelitian	42
Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja	43
Lampiran 3. Perhitungan	46
Lampiran 4. Dokumentasi Ekstraksi Selulosa Kulit Jagung	48
Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Bioplastik	50
Lampiran 6. Hasil Film Bioplastik Selulosa	51
Lampiran 7. Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjagan	53
Lampiran 8. Hasil Analisis FTIR	57

ABSTRAK

Nama : Azwar Anshar

NIM : 60500114008

**Judul : Penentuan Suhu Optimum Dan Karakterisasi Plastik Biodegradabel
Berbahan Dasar Selulosa Limbah Kulit Jagung (*Zea Mays*)**

Plastik setelah tidak terpakai akan menjadi sampah dan menjadi masalah bagi lingkungan karena memiliki banyak kekurangan dan sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Di Indonesia terdapat berbagai tanaman sumber polimer alami sebagai bahan baku pembuatan bioplastik salah satunya kulit jagung yang mengandung 44,08 % selulosa. Penelitian ini bertujuan menentukan suhu optimum pembuatan bioplastik dengan penambahan kitosan dan sorbitol sebagai pemplastis serta mengetahui hasil karakterisasi bioplastik. Tahapan penelitian meliputi ekstraksi selulosa, pembuatan film bioplastik dengan memvariasikan suhu (70, 80, 90 dan 100) °C, uji kuat tarik, persen pemanjangan dan karakterisasi menggunakan spektrofotometer *Fourier Transform Infra Red*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu optimum pembuatan bioplastik selulosa yaitu 90°C dengan komposisi 2 mL sorbitol dan 0,8 gr kitosan dengan nilai persen pemanjangan 9,00% dan kuat tarik 1,2203 N/mm². Film bioplastik memiliki spektrum gugus O-H pada daerah serapan 3284,58 cm⁻¹, gugus amina (-NH) pada daerah serapan 1636,28 cm⁻¹, gugus C-O pada daerah serapan 1151,05 cm⁻¹ dan gugus C-H pada daerah serapan 2933,79 cm⁻¹

Kata Kunci: Bioplastik, Selulosa, Persen Pemanjangan, Kuat Tarik, FTIR.

ABSTRACT**Name : Azwar Anshar****NIM : 60500114008****Title : Determination Of The Optimum Temperature And Characteristics Of Plastic Biodegradable Made From Cellulose Corn Husk Waste (*Zea mays*)**

Plastic after unused will be a waste and becomes a problem for the environment because it has a lot of flaws and it is difficult to be decomposed by microorganisms, thereby caused environmental pollution. In Indonesia, there are various plant sources of natural polymers as raw material for the manufacture of bioplastics is one of the corn husk containing 44,08% cellulose. This research aims to determine the optimum temperature for bioplastics with the addition of chitosan and sorbitol as pemplastis as well as find out the results of the characteristics of bioplastics. Research stages include the extraction of cellulose, the manufacture of bioplastic films, tensile strength test, the percent elongation and characterization using spectrophotometer Fourier Transform Infra Red (FTIR). The results showed that the optimum temperature for bioplastics cellulose 90°C with the composition of 2 mL of sorbitol and 0.8 g of chitosan with the value of the percent elongation of 90% and a tensile strength 1,2203 N/mm². The Film bioplastics have the spectrum of hydroxyl

(O-H) on 3288,62 cm⁻¹ area, amine group (-NH) on 1640,46 cm⁻¹ area dan cluster C-O on 1149,42 cm⁻¹ area.

Kata Kunci: Plastic, Bioplastic, Sellulose, Percent elongation, Tensile strength, FTIR.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Plastik merupakan kemasan yang digunakan sebagai wadah untuk melindungi produk yang akan disimpan baik produk pangan atau nonpangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Kehidupan manusia sehari-hari tidak terlepas dari barang-barang plastik. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia bahwa jumlah sampah plastik yang terbuang mencapai 26.500 ton per hari. Tercatat bahwa sampah dunia didominasi oleh plastik yang mencapai 32% dan mengakibatkan pencemaran yang disebabkan oleh penumpukan sampah plastik (Tamiogy, dkk., 2019).

Penggunaan kemasan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi produk atau bahan pangan sehingga dapat memperpanjang umur simpan produk atau bahan pangan, sekaligus mampu mencegah kontaminasi mikrobial yang ada di lingkungan sekitar (Mulyadi, dkk., 2016). Plastik sintetik di Indonesia semakin meningkat hampir di semua jenis kebutuhan manusia seperti kebutuhan rumah tangga, industri sampai pada aksesoris. Produk plastik sintetik sangat diminati oleh masyarakat karena memiliki sifat yang kuat, elastis dan tidak mudah rusak oleh pelapukan. Selain dari manfaatnya plastik sintetik tidak aman karena memiliki banyak kelemahan yaitu menyebabkan terjadinya transfer senyawa-senyawa dari degradasi polimer, residu pelarut, dan bioplimerisasi ke bahan pangan sehingga menimbulkan resiko toksis. Selain itu plastik juga berasal dari bahan yang sukar untuk dirombak secara biologis (*non-biodegradable*) sehingga banyak mencemari lingkungan (Ismaya, dkk., 2019).

Salah satu ayat dalam Al-Qu'an yang membahas tentang kerusakan pada bumi terdapat pada QS Ar Rum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Kementrian Agama RI, 2016).

Menurut tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa sikap kaum musyrikin yang mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk bagi diri mereka sendiri, masyarakat dan lingkungan. Sesuai ayat yang dijelaskan di atas: *telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri*. Kata (أَفْسَادًا) *al-fasad* menurut al-Ashfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan untuk menunjuka apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. Juga diartikan sebagai antonim dariash-shalah yang berarti manfaat atau berguna. (Shihab, 2002). Larangan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan juga dijelaskan dalam QS al-A'raf/7 : 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Alam raya telah diciptakan Allah swt dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah swt telah menjadikannya baik dan memerintahkan hamba-Nya untuk memperbaikinya (Shihab, 2002). Kerusakan yang dimaksud mencakup kerusakan jiwa dengan cara membunuh dan memotong anggota tubuh, harta dengan cara gasab dan mencuri, kerusakan agama dan kafir dengan melakukan kemaksiatan, kerusakan nasab dengan melakukan zina dan kerusakan akal dengan meminum minuman yang memabukkan (Al-Maragi, 1992).

Adapun perbakan Allah Ta'ala terhadap keadaan manusia adalah berupa petunjuk agama dan diutusnya Nabi dan Rasul, yang hal itu disempurnakan dengan dibangkitkannya Nabi dan Rasul terakhir yang merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dengan diutusnya itu akidah umat manusia telah diperbaiki. Sebab beliau telah menghimpun akhlak dan kesopanan itu bagi umat manusia. Segala kemaslahatan ruh dan jasad telah disyariatkan pula bagi mereka. Musyawarah yang terkait dengan suatu akidah menolak yang merusak dan memelihara hal-hal yang maslahat. Dengan demikian, agama mereka melebihi agama-agama lainnya (Al-Maragi, 1992).

Penanganan sampah plastik yang selama ini dilakukan adalah 3R (*Reuse, Recycle, Reduce*). Berdasarkan dari bahan baku pembuatannya plastik terbagi atas dua, yaitu plastik dari bahan yang tidak dapat diperbaharui dan dapat diperbaharui, sedangkan dari segi kemudahan terdegradasi oleh alam, plastik dibedakan menjadi dua, yaitu yang sulit terdegradasi oleh alam (*non biodegradable*) dan yang mudah terdegradasi (*biodegradable*) atau sering disebut dengan bioplasik (Kamsiati, 2017).

Bioplastik adalah plastik yang mudah terurai secara alami oleh aktivitas mikroorganisme karena berbahan dasar dari alam. Bioplastik dapat menggantikan kehadiran plastik sintetik karena memiliki kegunaan yang sama namun lebih ramah terhadap lingkungan karena sifatnya yang dapat kembali ke alam. Umumnya,

kemasan biodegradabel diartikan sebagai film kemasan yang dapat didaur ulang dan dapat dihancurkan secara alami (Coniwanti, dkk, 2014).

Bahan dasar pembuatan bioplastik yang banyak digunakan belakangan ini adalah bahan yang mengandung banyak pati, selulosa dan protein. Ismaya, dkk., (2019) telah membandingkan prioritas bahan baku pembuatan bioplastik antara pati, selulosa dan protein menggunakan metode *Analytical Hierarki Process* (AHP) menunjukkan bahwa selulosa memiliki keunggulan sebagai bahan baku bioplastik dibandingkan dengan pati dan protein.

Selulosa dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik karena memiliki tingkat biodegradabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pati serta ketersediaan selulosa yang melimpah dan tersedia secara terus-menerus. Keunggulan lain pemilihan selulosa sebagai bahan baku pembuatan bioplastik karena selulosa tidak dapat diuraikan dalam tubuh manusia (Ismaya, dkk., 2019). Bahan alam yang mengandung banyak selulosa memiliki potensi untuk dijadikan sebagai dasar pembuatan bioplastik yang tidak termanfaatkan karena memiliki kekuatan tarik yang tinggi. Selulosa merupakan salah satu golongan karbohidrat penyusun tumbuhan dan dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa kimia lain. Selulosa dapat diperoleh dari ekstraksi tanaman. Proses ekstraksi dapat dilakukan melalui maserasi dan hidrolisis dengan pengasaman. Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar bernilai ekonomis tinggi. (Monariqsa, dkk, 2012).

Selulosa menjadi penting untuk diekstraksi sebagai bahan baku pembuatan bioplastik karena pemakaian plastik yang semakin besar akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Sedangkan bioplastik dari selulosa memiliki sifat biodegradabel dan dapat terurai hingga 67% dalam waktu 2 - 3 minggu pada media sludge aktif pengolahan air limbah (Dewanti, 2018). Selulosa dari tumbuhan

merupakan anugerah dari sang Maha Pencipta, sebagaimana Allah Swt berfirman dalam QS. AsySyu'ara/26:7-8.

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah.Dan kebanyakan mereka tidak beriman.”

Menurut tafsir Al-Misbah, disebutkan bahwa apakah mereka tidak melihat ke bumi, yakni mengarahkan pandangan, sepanjang, seluas dan seantero bumi.Berapa banyak telah kami tumbuhkan dari setiap pasang tumbuhan dengan berbagai jenis yang kesemuanya tumbuh subur lagi bermanfaat?Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda yang membuktikan adanya pencipta Yang Maha Esa.Tetapi mereka tidak memperhatikan sehingga mereka tidak menemukan tanda-tanda itu (Shihab, 2002).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt telah menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang kesemuanya itu tumbuh subur dan memiliki banyak manfaat, dimana manfaat tersebut akan diperoleh jika terus berusaha dan berfikir bagi kehidupan manusia. Salah satu bagian dari tumbuhan yang dimaksud yaitu selulosa.Selulosa dapat dibuat bioplastik untuk mencegah kerusakan pada lingkungan.Alangkah banyaknya ciptaan Allah Swt yang mereka tidak memperhatikannya.Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah Swt. Salah satu bahan alam yang memiliki kandungan selulosa tinggi adalah kulit jagung

Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang cukup banyak dikonsumsi sehingga menghasilkan limbah alami dalam jumlah yang cukup berlimpah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produksi jagung terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2010, produksi jagung nasional mencapai 18,3 juta ton dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 19 juta ton (Ginting, 2015). Pada tahun 2015 sebesar 19,61 ton. Dari hasil panen buah jagung, limbah kulit jagung mencapai 38,38% (Rahmidar, 2018).

Limbah kulit jagung selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pakan ternak, pembungkus makanan dan kerajinan namun belum maksimal pemanfaatannya dan akan mencemari lingkungan apabila dibakar. komposisi kimia kulit jagung meliputi 15% lignin ; 5,09% abu ; 4,57% alkohol-sikloheksana ; dan 44,08% selulosa (Prasetyawati, 2015). Salah satu pemanfaatan dari limbah kulit jagung yaitu sebagai bahan dasar pembuatan film bioplastik karena memiliki kandungan selulosa yang tinggi.

Belakangan ini banyak dilakukan penelitian tentang pembuatan bioplastik. Salah satunya penelitian oleh Sumartono, dkk. (2015) dari hasil pengujian karakteristik mekaniknya diperoleh kekuatan tarik sebesar $14,27 \text{ Kg/cm}^2$ dengan elongasi 12%. Penelitian lain oleh Murni, dkk., (2013) menunjukkan bahwa penambahan kitosan dengan kadar yang tinggi dapat meningkatkan nilai kuat tarik film bioplastik, ketahanan air dan memperlambat waktu degradasi. Dari hasil penelitian diperoleh bioplastik dengan nilai kuat tarik sebesar 15, 5597 Mpa, ketahanan air sebesar 21,45% dengan komposisi campuran terbaik 1 mL sorbitol dan 3 gr kitosan

Optimasi pembuatan bioplastik dari limbah kulit singkong yang dilakukan oleh Suryati, dkk. (2016) menunjukkan bahwa kondisi operasi optimum proses

pembuatan plastik biodegradable pada kombinasi variabel bebas yaitu suhu pengeringan 61,03 °C dan waktu pengeringan 117 menit. Darni dan Utami (2010) melakukan penelitian dengan memvariasikan suhu dalam pembuatan bioplastik yaitu 65°C, 75°C, 85°C dan 95 °C diperoleh gelatinisasi terbaik pada suhu 95°C dengan nilai Modulus Young tertinggi 42.480 MPa dan nilai ketahanan air terbaik sebesar 36,825 %.

Karakterisasi film bioplastik dari selulosa ampas tebu yang dilakukan oleh Ikhsan (2017) menunjukkan gugus O-H (alkohol) muncul pada serapan 3452,08 cm⁻¹ dan terdapat gugus N-H pada serapan 1640,14 cm⁻¹ dan terdapat gugus C-O muncul pada serapan 1097,05 cm⁻¹. Berdasarkan dari uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang penentuan suhu optimum pembuatan film bioplastik dari limbah kulit jagung dengan penambahan kitosan dan pemplastis sorbitol serta dikarakterisasi menggunakan *Fourier Transform Infra Red* (FTIR).

B. Rumusan Masalah

1. Berapa suhu optimum pembuatan film bioplastik selulosa dari limbah kulit jagung (*Zea Mays*)?
2. Bagaimana karakteristik FTIR film bioplastik yang dihasilkan dari selulosa limbah kulit jagung dengan penambahan kitosan dan sorbitol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan suhu optimum pembuatan film bioplastik selulosa dari limbah kulit jagung (*Zea Mays*)?
2. Untuk mengetahui karakteristik FTIR film bioplastik yang dihasilkan dari selulosa limbah kulit jagung dengan penambahan kitosan dan sorbitol.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan informasi kepada pembaca dalam mengatasi limbah kulit jagung.
2. Memberikan informasi kepada mahasiswa tentang limbah yang dapat dijadikan film bioplastik dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Memberikan solusi alternatif kepada masyarakat agar dapat diaplikasikan dalam penanganan pencemaran lingkungan akibat penggunaan plastik sintetik

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Plastik

Polimer adalah salah satu bahan rekayasa bukan logam yang penting. Saat ini bahan polimer telah banyak digunakan sebagai bahan substitusi untuk logam terutama karena sifatnya yang cenderung ringan, tahan terhadap korosi dan bahan kimia, serta murah, terutama untuk pengaplikasian pada temperatur rendah (Coniwanti, dkk., 2014). Perkembangan teknologi polimer plastik telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Plastik yang banyak digunakan baik dalam industri pangan maupun non pangan. Plastik yang banyak digunakan saat ini merupakan hasil sintesis polimer hidrokarbon dari minyak bumi yang terbatas jumlahnya dan tidak dapat diperbaharui (Alam, dkk., 2018).

Plastik adalah salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) menjadi molekul besar (makromolekul atau polimer). Unsur utama penyusun dari plastik adalah Karbon dan Hidrogen. Bahan pembuat plastik pada mulanya adalah minyak dan gas sebagai sumber alami, tetapi di dalam perkembangannya bahan-bahan ini digantikan dengan bahan sintesis sehingga dapat diperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan dengan cara kopolimerisasi, laminasi dan ekstruksi (Nisah, 2018).

Peningkatan jumlah plastik mencapai 220 juta ton/tahun pada 2005. Hal ini disebabkan karena plastik sintetik merupakan bahan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan telah berkembang menjadi bahan dasar pembuatan berbagai peralatan. Plastik banyak digunakan karena memiliki sifat yang fleksibel, transparan,

tidak mudah pecah, dapat dikombinasikan dengan kemasan lain, tidak korosif serta harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Produk plastik memiliki banyak kekurangan, diantaranya polimer plastik tidak tahan terhadap panas, dapat mencemari produk sehingga berdampak terhadap keamanan dan kesehatan konsumen serta sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan (Coniwanti, dkk, 2014)

B. Bioplastik

Kemajuan kimia terkait dengan revolusi industri menjadikan polimer alami sumber daya yang menciptakan ruang lingkup baru untuk berbagai aplikasi seperti pelapis dalam pembuatan plastik (Nisah, 2018). Polimer alami adalah polimer yang dihasilkan dari monomer organik seperti pati, karet, kitosan, selulosa, protein dan lignin. Biopolimer banyak diminati oleh industri karena berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, biodegradabel mempunyai sifat mekanis yang baik dan lebih ekonomis. Salah satu biopolimer yang banyak diproduksi belakangan ini adalah bioplastik atau sering disebut dengan plastik biodegradabel. Plastik biodegradabel merupakan plastik yang mudah terurai di alam baik di tanah maupun di air. Penggunaan polimer alami sebagai bahan dasar pembuatan plastik memiliki potensi yang besar karena di Indonesia terdapat berbagai tanaman penghasil sumber polimer alami. Telah banyak dilakukan penelitian tentang biopolimer untuk membuat bioplastik yang dapat menggantikan keberadaan plastik sintetik (Coniwati, dkk, 2014).

Berbagai metode pembuatan bioplastik diantaranya yaitu ekfoliasi atau adsorbs, polimerisasi interkalatif, interkalasi larutan/terkalasi prepolimer dan *melt intercalation* (Melani, dkk., 2017). Teknologi pembuatan bioplastik mulai dikembangkan sejak beberapa waktu lalu. Namun permintaan yang masih rendah

menjadikan produksi bioplastik masih terbatas. Hal ini disebabkan karena harga dari bioplastik lebih mahal dari plastik konvensional. Beberapa industri di Indonesia telah memproduksi plastik biodegradabel seperti PT. Inter Aneka Lestari yang memproduksi *enviplast*, PT. Harapan Interaksi Swadaya memproduksi *ecoplast* dan perusahaan Avani Eco memproduksi *eco bag* (Kamsiati, dkk., 2017).

Belakangan ini, telah banyak dilakukan penelitian tentang biopolimer untuk menghasilkan suatu produk film (plastik) yang dapat menggantikan keberadaan plastik sintetik. Terdapat tiga kelompok biopolimer yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan film kemasan biodegradable, yaitu Campuran biopolimer dengan polimer sintesis, polimer mikrobiologi (poliester) Polimer pertanian. Polimer pertanian ini diantaranya selulosa (bagian dari dinding sel tanaman), kitin (pada kulit *Crustaceae*) dan pullulan (hasil fermentasi pati oleh *Pullularia pullulans*). Polimer ini memiliki sifat termoplastik, yaitu mempunyai kemampuan untuk dibentuk atau dicetak menjadi film kemasan. Kelebihan dari polimer jenis ini adalah ketersediaan sepanjang tahun dan mudah hancur secara alami (biodegradabel). (Coniwanti, dkk. 2014).

Karakteristik film dapat diuji dengan karakteristik mekanik, permeabilitas dan nilai biodegradabilitasnya. Karakteristik mekanik suatu film kemasan terdiri dari kuat tarik (*tensile strength*), persen pemanjangan (*elongation to break*) dan elastisitas (*elastic/young modulus*). Parameter-parameter tersebut dapat menjelaskan bagaimana karakteristik mekanik dari bahan film yang berkaitan dengan struktur kimianya. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat biodegradabilitas kemasan setelah kontak dengan mikroorganisme, seperti sifat hidrofobik, bahan aditif, struktur polimer, morfologi dan berat molekul bahan kemasan (Anita, dkk., 2013).

Kriteria ambang batas pada bioplastik diterapkan oleh Badan Standarisasi Nasional untuk menetapkan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi sebagai produk yang ramah lingkungan. Berikut adalah data Standarisasi Nasional Indonesia pada bioplastik:

Tabel 2.1 Kriteria Ambang Batas dan Sifat Mekanik Metode Uji/Verifikasi Bioplastik


Aspek Lingkungan	Persyaratan
Penggunaan bahan aditif	Tidak menggunakan zat warna
Degredabilitas	Pertumbuhan mikroba pada permukaan produk > 60% selama 1 minggu
Kandungan logam berat	Kandungan logam berat dalam produk: Cd: < 0,5 ppm Pb: < 50 ppm
<i>Tensile elongation</i>	Kuat beban yang diberikan maksimal kurang dari 50 kgf/cm ²
Kuat tarik (Mpa)	24,7-302
Persen pemanjangan (%)	21-220
Hidrofobitas (%)	99

(Sumber: Melani, dkk., 2017).

C. Selulosa

Selulosa merupakan bahan dasar penyusun tumbuhan yang merupakan metabolit primer. Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus kimia $(C_6H_{10}O_5)_n$. Selulosa termasuk homopolisakarida yang dihubungkan oleh ikatan β -1-4 glikosida. Selulosa dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa kimia lain yang mempunyai nilai konvensional yang tinggi (Sumardjo, 2009). Panjang suatu rangkaian selulosa tergantung pada derajat polimerisasinya. Jika suatu rangkaian selulosa semakin panjang, maka rangkaian selulosa tersebut akan mempunyai serat yang lebih kuat, tahan terhadap pengaruh kimia, cahaya dan

mikroorganisme. Selulosa dapat terdegradasi oleh hidrolisa, oksidasi, fotokimia, maupun secara mekanis yang menyebabkan berat molekul dari selulosa menurun. Dalam keadaan kering, selulosa bersifat hidroskopis, keras dan rapuh dan jika dalam keadaan Kristal, selulosa mempunyai kekuatan lebih baik dibandingkan dengan bentuk amorfnya (Marbun, 2012). Struktur selulosa dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur Kimia Selulosa
(Sumber: Wiradipta, 2017)

Saat ini, telah banyak dilakukan modifikasi pada selulosa dengan memanfaatkan gugus hidroksil dengan memasukkan gugus fungsi tertentu pada selulosa melalui teknik *grafting* (penempelan/ pencangkakan). Struktur kimia dari monomer yang tercangkok ke selulosa akan mempengaruhi sifat-sifat dari selulosa seperti karakter hidrofilik dan hidrofob, peningkatan elastisitas, daya penyerapan terhadap zat warna dan air, kemampuan sebagai penukar ion dan ketahanan terhadap panas (Suka, 2010).

Selulosa dalam tumbuhan terdiri atas bagian yang memiliki struktur kristalin yang teratur, dan bagian dengan struktur amorf yang tidak terlalu teratur dengan baik. Jumlah selulosa dalam serat bervariasi menurut sumbernya dan biasanya berkaitan dengan bahan-bahan seperti air, pektin, protein, lignin dan substansi-

substansi mineral. Selulosa yang diperoleh dari kayu memerlukan proses yang panjang untuk menghilangkan hemiselulosa dan lignin (Wiradipta, 2017).

Aplikasi selulosa secara luas yang spesifik untuk produk pangan dapat dibedakan dari karakteristik fisik dan kimia hasil turunan (modifikasi) selulosa. Beberapa produk selulosa dan turunannya dapat digunakan sebagai anti craking agent, emulsifier, stabilizer, agen dispersi, pengental, dan biodegradable film antara lain *methyl cellulose* (MC), *carboxymethyl cellulose* (CMC), *hydroxypropyl cellulose* (HPC), dan *hydroxypropylmethyl cellulose* (HPMC). (Asmoro dkk., 2017).

Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar bernilai ekonomis tinggi. Selulosa sering digunakan sebagai bahan dasar karena memiliki sifat fisik yang kuat, tahan terhadap panas, bahan kimia maupun biologis, tidak larut dalam air sehingga tidak mudah mengalami kerusakan (Putera, 2012). Proses konversi selulosa menjadi bahan-bahan yang mempunyai nilai ekonomis tersebut selama ini dilakukan dengan menggunakan selulosa standar yang didapat dari pabrik. Hal ini menyebabkan harga selulosa standar menjadi meningkat. Namun dilain sisi selulosa dapat dengan mudah diperoleh melalui ekstraksi dari bahan dasar tumbuhan (Anita, dkk., 2013).

Selulosa juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik karena merupakan biopolimer dengan kadar serat tinggi. Sifat mekanik dari bioplastik selulosa berbanding terbalik dengan diameter serat. Semakin besar diameter serat maka semakin rendah nilai kuat tariknya. Pada tahun 1900, selulosa ditemukan dari suatu materi yang dilarutkan dalam natrium hidroksida 17,5%. Materi yang tidak larut tersebut dinamakan sebagai α -selulosa. Sedangkan materi yang larut dalam air disebut dengan β -selulosa dan γ -selulosa yang sekarang ini disebut dengan gula-gula dan jenis karbohidrat sederhana lainnya (Bahmid, 2014).

Dalam lignoselulosa, selulosa terjebak didalam matrik lignin dan hemiselulosa. Sehingga perlu di peroleh suatu metode untuk mengekstraksi selulosa tersebut di dalam lignoselulosa. Ekstraksi selulosa dari suatu bahan dapat dilakukan melalui proses delignifikasi. Proses delignifikasi adalah proses kimia untuk memisahkan lignin dan hemiselulosa. Metode-metode delignifikasi antara lain adalah perlakuan dengan alkali, perlakuan dengan asam, biodelignifikasi. Namun metode yang umum digunakan adalah perlakuan alkali, seperti pada pembuatan pulp (Trisanti, dkk., 2018).

D. Jagung (*Zea mays*)

Jagung merupakan komoditas utama pertanian di Indonesia. Produksi jagung Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas jagung Indonesia pada tahun 2011 mencapai 17,92 juta ton, sedangkan pada tahun 2013 meningkat menjadi 18,51 juta ton (Wiradipta, 2017). Tanaman jagung termasuk jenis tanaman pangan yang diketahui mengandung banyak serat kasar yang terdiri atas lignin, hemiselulosa, selulosa dan lignoselulosa. Masing-masing dari senyawa tersebut mempunyai potensi untuk dikonversi menjadi senyawa lain secara biologik (Framedya, 2001).

Jagung (*Zea mays*) termasuk salah satu rumput-rumputan (*graminea*). Sejak ribuan tahun yang lalu tanaman asal amerika latin ini dibudidayakan oleh masyarakat Peru dan Meksiko. Kemudian menyebar hingga Spanyol, Portugal, Prancis, Italia, dan bagian utama benua Afrika. Awal abad ke – 16 jagung mulai masuk kedaratan Cina dan Indonesia. Di Indonesia, Sedikitnya ada empat varietas jagung yang sering dibudidayakan yaitu, *Zea mays underata Sturt* (jagung gigi kuda) yang rentan terhadap hama bubuk. *Zea mays indurata Sturt* (jagung mutiara) yang tahan hama.

Zea mays sacharata Sturt (jagung manis). *Zea mays everata Sturt* yang biasa di buat pop cron (Panjaitan, 2017). Allah Swt berfirman dalam QS.Taha/ 20: 53.

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿٥٣﴾

Terjemahnya:

“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”

Menurut tafsir Ibnu katsir ayat di atas menjelaskan tentang Allah Swt telah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan berupa tanaman dan buah-buahan yang memiliki beraneka macam rasa dan berbagai jenis lainnya dari hasil tanamtanaman dan buah-buahan.

Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia yang cukup banyak dikonsumsi sehingga menghasilkan limbah dalam jumlah yang cukup berlimpah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) produk jagung terus meningkat setiap tahunnya dan mencapai 18,3 juta ton pada tahun 2010. Kondisi demikian mengindikasikan besarnya peranan jagung dalam pertumbuhan sektor tanaman pangan dan perekonomian nasional secara umum (Ginting, 2015).

pada dasarnya limbah jagung berupa kulit jagung atau klobot jagung sampai saat ini pemanfaatannya kurang maksimal padahal jumlahnya sangat melimpah. Masyarakat pada umumnya menggunakan limbah jagung ini sebagai pembungkus makanan tradisional, sebagai makanan ternak, keset dan kerajinan tangan berupa bunga-bunga hias. Serat dari kulit jagung dapat diperoleh dengan kombinasi ekstraksi selulosa dengan perlakuan kimia. Tujuan dari penggunaan selulosa ini

adalah untuk menghilangkan serat-serat pendek di kulit jagung. Kekuatan serat alam dapat ditingkatkan yaitu dengan memberikan perlakuan kimia serat atau dengan penambahan *coupling agent*. Akan tetapi perlakuan kimia pada serat yang sering dilakukan adalah perlakuan alkali seperti NaOH karena lebih ekonomis. Adapun sifat mekanik dari kulit jagung dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.3.sifat mekanik kulit jagung

	Membujur		Melintang	
	Kulit jagung	Standar deviasi	Kulit jagung	Standar deviasi
Keteguhan tarik (MPa)	10,8	4,32	4,2	2,35
Modulus elastis (MPa)	387,4	141,7	169,3	81,0
Keteguhan belah (%)	5,03	1,02	3,7	1,4

(Sumber: Ginting, 2015).

Berdasarkan kandungan kimianya, kulit jagung memiliki kandungan selulosa hingga 42%. Fungsi dasar selulosa sendiri adalah untuk menjaga struktur dan kekakuan bagi tanaman. Komposisi kimia yang terkandung dalam kulit jagung dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.4.Komposisi Kimia Kulit Jagung

Unsur	Kulit
Selulosa (%)	42,31 ± 0,7
Lignin (%)	12,58 ± 0,2
Abu (%)	4,16 ± 0,26
Lainnya (%)	40,95
Kristalinitas (%)	34,57 ± 0,91

(Sumber: Ginting, 2015).

E. Plastisizer

Selain bahan dasar berupa monomer dari bioplastik, terdapat bahan-bahan tambahan berupa bahan aditif yang diperlukan untuk memperbaiki sifat-sifat plastik. Bahan-bahan aditif dalam pembuatan plastik ini merupakan bahan dengan berat molekul rendah, yaitu berupa pemlastis, antioksidan, antiblok, antistatis, pelumas, penyerap sinar ultraviolet, bahan pengisi dan penguat (Nisah, 2018). Dalam proses sintesis komposit bioplastik diperlukan bahan pemlastis. Biasanya bahan pemlastis yang digunakan adalah monosakarida, disakarida, atau oligosakarida dan polioliol. Pemlastis yang ditambahkan berkisar pada 10-60% dari massa kering bahan utama pada pembuatan bioplastik, tergantung pada kekakuan polimer (Syafri, dkk., 2018).

Plastisizer (bahan pelembut) adalah bahan organik yang ditambahkan pada suatu produk atau polimer dengan berat molekul rendah. Plastisizer berfungsi sebagai bahan tambahan yang akan mengurangi kekakuan sehingga meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer. Konsentrasi plastisizer berbanding lurus dengan kelarutan, semakin banyak penambahan plastisizer maka akan meningkatkan kelarutan suatu film. Namun penambahan plastisizer terlalu banyak akan menyebabkan interaksi antara plastisizer dengan molekul yang dapat menurunkan mobilitas molekuler dan menyebabkan bahan film bioplastik bersifat *soft* dan *weak* (Kamsiati, dkk., 2017).

Plastisasi adalah suatu proses penambahan zat cair untuk meningkatkan nilai elastisitas film. Plastisasi akan mempengaruhi sifat fisik dan sifat mekanis bahan polimer seperti kekuatan tarik, kelenturan dan kemuluran. Prinsip dari proses plastisasi yaitu terjadinya dispersi molekul ke dalam fasa polimer dan terbentuk

larutan polimer-pemlastis (kompatibel). Proses dispersi yang sempurna akan menghasilkan sifat fisik yang berkualitas tinggi (Ardiansyah, 2011).


Interaksi antara polimer dengan pemlastis dapat dipengaruhi oleh sifat afinitas antara kedua komponen, apabila afinitas polimer pemlastis tidak kuat maka terjadi plastisasi antara struktur. Plastisasi hanya mempengaruhi gerakan dari mobilitas struktur. Apabila terjadi interaksi polimer-polimer cukup kuat, maka molekul pemlastis akan terdifusi kedalam rantai polimer. Peningkatan konsentrasi plastisizer akan meningkatkan nilai elongasi dari film bioplastik. Sedangkan nilai kuat tarik bioplastik akan menurun seiring dengan bertambahnya konsentrasi dari plastisizer (Aripin, dkk., 2017).

Sorbitol merupakan salah satu gula alkohol golongan karbohidrat. Sorbitol dapat diperoleh dari tanaman-tanaman yang berada di alam. Sorbitol dapat digunakan sebagai plastisizer dalam pembuatan bioplastik. Hal ini disebabkan karena bahannya yang relatif murah, mudah didapatkan, ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Selain itu, sorbitol memiliki sifat yang tidak mudah menguap sehingga pada saat proses pencampuran yang disertai dengan pemanasan, tidak terjadi pengurangan volume sorbitol.

F. Kitosan

Kitosan merupakan padatan amorf yang berwarna putih kekuningan. Kelarutan kitosan yang paling baik ialah dalam larutan asam asetat 2%. Kitosan mudah mengalami degradasi secara biologis dan tidak beracun, kationik kuat, flokulan dan koagulan yang baik, mudah membentuk membran atau film serta membentuk gel dengan anion bervalensi ganda. Kitosan tidak larut dalam air, pelarut-pelarut organik, alkali atau asam-asam mineral pada pH diatas 6,5. Kitosan

larut dengan cepat dalam asam organik seperti asam formiat, asam sitrat dan asam asetat (Novilestari, 2016).



Gambar 2.2 Struktur Kitosan
(Sumber: Murni, dkk., 2013)

Kitosan memiliki struktur rantai polimer yang linier yang bisa membentuk fasa kristalin karena mampu menyusun molekul polimer yang teratur. Fasa kristalin memberikan kekakuan, kekuatan, kekerasan pada film bioplastik namun menyebabkan film bioplastik bersifat rapuh sehingga mudah putus dan patah (Agustin dan Padmawijaya, 2016). Penambahan kitosan dapat meningkatkan nilai kuat tarik bioplastik, ini dikarenakan kitosan dapat membentuk ikatan hidrogen antar rantai sehingga bioplastik menjadi lebih rapat dan membuat bioplastik semakin kuat dan tidak mudah diputus. Namun peningkatan konsentrasi kitosan dapat menurunkan nilai elongasi film bioplastik (Dewi, dkk., 2015).

Kitosan sedikit mudah larut bahkan dalam pelarut sangat polar, karena energi kohesifnya tinggi yang terkait dengan kuat ikatan hidrogen intermolekuler (NH-CO), yang juga penyebabnya kurang mencairnya, karena suhu diperubahan fase ini akan terjadi lebih tinggi dari pada onset degradasi kimianya, sama seperti dengan selulosa untuk bahan pembuatan plastik (Nisah, 2018).

Belakangan ini kitosan banyak dimanfaatkan sebagai penambahan zat aditif pada produk pangan sebagai pengawet dengan memodifikasi zat kitin yang mudah

larut dalam air. Kitosan banyak dimanfaatkan karena memiliki keunggulan di antaranya *biocompatibility*, *biodegradability*, *hydrophilicity* dan *anti bacterial*. *Biodegradability* artinya kemampuan dalam *downgrade* sifat kimia fisik suatu bahan baik itu demineralisasi, deproteinasi, dan dipigmentasi. Kitosan sebagai *anti bacteria* dapat membuat saat pendegradasian bahan menjadi *non toxic*. Kitosan juga mempunyai sifat komponen reaktif, pengikat, pengkelat, pengabsorpsi, penstabil, pembentuk film dan penjernih (Selpiana, 2016). Penambahan kitosan menyebabkan terbentuknya interaksi dengan rantai polimer selulosa dalam bentuk ikatan hidrogen, dimana interaksi rantai polimer ini terbentuk untuk meningkatkan kecepatan respon viskoelastis pada polimer sehingga dapat meningkatkan mobilitas molekuler rantai polimer (Pratiwi, 2016).

G. Universal Testing Machine (UTM)

Sifat mekanik plastik merupakan karakteristik utama dan memegang peranan penting. Salah satu pengujian sifat mekanik pada bioplastik adalah kuat tarik, Pengukuran kuat tarik biasanya diikuti dengan pengukuran perpanjangan putus. Perpanjangan putus menentukan keelastisan suatu plastik. Semakin tinggi nilai perpanjangan putus maka plastik tersebut semakin elastis sehingga bahan tersebut dapat ditarik lebih mulur. Plastik dengan perpanjangan putus yang rendah akan bersifat rapuh. Salah satu yang dapat digunakan dalam melakukan uji kuat tarik pada bioplastik adalah *Universal Testing Machine* (UTM) (Mandasari, dkk., 2017).

Universal Testing Machine (UTM) merupakan alat uji yang sering digunakan dalam pengujian material logam maupun material lainnya yang memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh gaya yang diberikan pada material tersebut. Gambar 2.4 menunjukkan alat UTM ini. Alat ini dapat menguji kekuatan tarik dan elongasi dari bioplastik (Rakhmawati, 2011).



Gambar 2.3 *Universal Testing Machine (UTM)*

Pengujian elongasi film adalah seberapa besar kekuatan suatu film saat diberikan beban dan nilai maksimum beban yang dapat diberikan. Nilai elongasi menunjukkan tingkat kemuluran bahan dengan adanya perubahan komposisi yang dilakukan pada saat perlakuan (Saputra, dkk, 2015). Standar plastik internasional menurut plastik PLA dari Jepang mencapai 9% untuk persentase pemanjangan (elongasi) (Epriyanti, dkk, 2016, Sedangkan standar nasional indonesia (SNI) dalam penetapan persen pemanjangan bioplastik yaitu sebesar 21-220 % (Jabbar, 2017). Elastisitas suatu material (elongasi) dapat ditentukan dengan perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang semula.

Uji kuat tarik atau daya regang (*tensile strength*) dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan atau pengisi terhadap nilai kuat tarik yang dihasilkan. Nilai kuat tarik menunjukkan kekuatan tarik suatu film ketika diberikan beban tertentu. Beban maksimum yang diberikan kepada suatu film hingga putus menggambarkan nilai maksimumnya (Pratiwi, dkk, 2016). Standar plastik internasional menurut plastik PLA dari Jepang untuk uji kuat tarik yaitu 1-10 Mpa (Coniwanti, 2014: 26) Standar nasional indonesia (SNI) dalam penetapan kuat tarik bioplastik yang baik yaitu sebesar 24,7-302 Mpa (Jabbar, 2017).

H. *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

FTIR (*Fourier Transform Infrared*), yaitu metode spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi Fourier untuk analisis hasil spektrumnya. Metode spektroskopi yang digunakan adalah metode absorpsi, yaitu metode spektroskopi yang didasarkan atas perbedaan penyerapan radiasi inframerah. Absorpsi inframerah oleh suatu materi dapat terjadi jika dipenuhi dua syarat, yaitu kesesuaian antara frekuensi radiasi inframerah dengan frekuensi vibrasional molekul sampel dan perubahan momen dipol selama bervibrasi (Chatwal G, 1985).

Spektrum inframerah tersebut dihasilkan dari penstransmisian cahaya yang melewati sampel, pengukuran intensitas cahaya dengan detektor dan dibandingkan dengan intensitas tanpa sampel sebagai fungsi panjang gelombang. Spektrum inframerah yang diperoleh kemudian diplot sebagai intensitas fungsi energi, panjang gelombang (μm) atau bilangan gelombang (cm^{-1}) (MarcottC, 1986).



Gambar 2.4 *Fourier Transform Infrared (FTIR)*

Salah satu kemajuan instrumentasi IR adalah pemrosesan data seperti FTIR. FTIR adalah suatu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan daerah serapannya dan intensitas serapannya (Simonescu, 2012). Cara kerja dari FTIR yaitu adanya interaksi antara materi dengan energi yang ditembakkan dari sumber sinar. Materi akan melewati interferometer. Alat inilah yang

membedakan dengan IR, dimana dengan alat ini sehingga FTIR dapat mengidentifikasi senyawa lebih sensitif dan cepat. Interferometer ini akan memberikan sinyal ke detektor sesuai dengan intensitas frekuensi vibrasi molekul yang berupa interferogram. Interferogram juga memberikan informasi yang berdasarkan pada intensitas spektrum dari setiap frekuensi. Informasi yang keluar dari detektor diubah secara digital dalam komputer. Kemudian sinyal itu diubah menjadi spektrum IR sederhana. (Gunawan dan Azhari, 2010).

Ikhsan (2017) menyatakan bahwa bioplastik dengan bahan selulosa ampas tebu memiliki serapan pada daerah $3450,86 \text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan gugus -OH. Hal tersebut diperkuat dengan daerah $1161,91 \text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan gugus C-O, gugus O-H (gugus alkohol) ditunjukkan pada puncak $3452,08 \text{ cm}^{-1}$ dan terdapat gugus N-H pada daerah serapan $1640,14 \text{ cm}^{-1}$. Selain itu, terdapat gugus C-O pada puncak $1087,05 \text{ cm}^{-1}$. Artinya, film bioplastik merupakan film dengan metode pencampuran fisik, dimana pada setiap pencampuran tidak terdapat gugus fungsi baru terbentuk, tetapi intensitas serapan berbeda-beda.

Tabel korelasi inframerah dan daerah puncak serapan gugus fungsi bioplastik dapat dilihat pada tabel 2.5:

Tabel 2.4 Korelasi Inframerah

Tipe Vibrasi	Frekuensi (cm^{-1})	Panjang Geombang (μ)
O-H	3650-3200	2,75 - 13,12
N-H	3500-3300	2,85 - 3,03
N-H amin primer dan sekunder	1640-1550	6,10 - 6,45
C-N Amin	1250-1000	7,4 - 10,0
C-O-C	1300-1000	7,7 - 10,0

(Sumber: Sastrohamidjojo, 1992)

Menurut Handayani (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi bilangan gelombang pada Spektrofotometri IR yaitu : perubahan massa atom-atom yang ada dalam ikatan, dan gaya ikatan. Daerah spektra IR dibagi menjadi dua, yaitu

1. Daerah Frekuensi gugus fungsional ($4000 - 1400 \text{ cm}^{-1}$).

. Pita-pita absorpsi pada daerah ini utamanya disebabkan oleh vibrasi dua atom, sedangkan frekuensinya karakteristik terhadap massa atom yang berikatan dan konstanta gaya ikatan.

2. Daerah sidik jari ($1400 - 400 \text{ cm}^{-1}$)

Pita-pita absorpsi pada daerah ini berhubungan dengan vibrasi molekul secara keseluruhan. Setiap atom dalam molekul akan saling mempengaruhi sehingga dihasilkan pita-pita absorpsi yang khas untuk setiap molekul. Oleh karena itu, pita-pita pada daerah ini dapat dijadikan sarana identifikasi molekul yang tak terbantahkan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai November 2019 di Laboratorium Kimia Analitik dan Laboratorium Riset Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar serta Laboratorium Fisika Balai Besar Hasil Industri Perkebunan (BBIHP) Makassar.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Universal Testing Machine* (UTM), spektrofotometer *Fourier Transform Infra Red* (FTIR), *hotplate stirrer*, *magnetic stirrer*, neraca analitik, ayakan mesh 40, Erlenmeyer 250 mL, gelas kimia 1000 mL dan 100 mL, labu takar 250 mL dan 1000 mL, pipet skala 10 mL dan 5 mL, oven, corong, toples kaca, kaca arloji, wadah maserasi, batang pengaduk, spatula, blander dan gunting.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain limbah kulit jagung (*Zea mays*), aquadest (H_2O), aluminium foil, asam asetat (CH_3COOH) p.a, asam klorida (HCl) p.a, natrium hidroksida ($NaOH$) p.a, kitosan ($C_6H_{11}O_6$), kertas saring whatman no. 42 dan sorbitol ($C_6H_{14}O_6$).

C. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi Selulosa dari Limbah Kulit Jagung (*Zea mays*)

Limbah kulit jagung dibersihkan, dicuci dan dijemur di bawah panas matahari langsung. Selanjutnya sampel dihaluskan dengan menggunakan blander dan diayak

dengan pengayak ukuran 40 mesh. Sampel yang telah halus dimasukkan ke dalam wadah maserasi dan dilarutkan dengan CH_3OH selama 7 hari atau larutan tidak lagi berwarna dengan mengganti CH_3OH setiap 2 hari sekali. Setelah proses maserasi dilakukan, sampel kemudian disaring menggunakan kertas saring whatman no. 42. Residu yang dihasilkan, dicuci menggunakan H_2O dan dikeringkan. Sampel selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL dan ditambahkan NaOH 17,5 %, setelah itu dipanaskan selama 30 menit pada suhu 80°C . Hasil yang diperoleh dikeringkan dan dilanjutkan dengan hidrolisis menggunakan HCl 5 % selama 3 jam, setelah itu dicuci dengan H_2O kemudian dikeringkan kembali dalam oven pada suhu 100°C selama 1 jam (Monariqsa, dkk., 2012).

2. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol

Kitosan sebanyak 0,8 gr dimasukkan ke dalam gelas kimia 250 mL dan dilarutkan dengan CH_3COOH 0,6 M, kemudian ditambahkan sorbitol 2 mL. Campuran selanjutnya dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 8 menit dan diaman sampai suhu turun pada 50°C . Hasil yang diperoleh ditambahkan 0,6 g selulosa kulit jagung sambil diaduk, kemudian dipanaskan menggunakan magnetik stirrer pada temperatur 80°C , 90°C , 100°C dan 110°C selama 10 menit. Setelah itu dituangkan pada plat cetakan (plat kaca) (Ikhsanuddin, 2017).

3. Analisis Film Bioplastik

a. Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik

Pengujian modulus young dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk film bioplastik dengan bentuk silinder. Tegangan diatur sebesar 40 volt, kemudian alat dikalibrasi. Film bioplastik ditempatkan tepat berada di tangan pada posisi pemberian gaya. Tombol switch ON/OFF diarahkan ke arah ON. Apabila sampel telah pecah atau sobek, tombol switch ON/OFF dikembalikan ke arah OFF maka motor

penggerak akan berhenti. Kemudian dicatat besarnya gaya yang ditampilkan pada panel display saat sampel telah rusak.

b. Karakterisasi dengan FTIR

Sampel selulosa hasil ekstraksi dan sampel bioplastik yang dihasilkan dihomogenkan dan dibuat pellet dengan KBr. Kemudian ditembakkan dengan sinar infra merah pada frekuensi antara 4000 cm^{-1} sampai dengan 1000 cm^{-1} . Hasil serapan gugus fungsional dari senyawa yang ada dalam sampel terekam sebagai spectrum IR.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ekstrak Selulosa Limbah Kulit Jagung (*Zea Mays*)

Ekstraksi selulosa dilakukan pada limbah kulit jagung yang berasal dari Desa Sompu, Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Limbah kulit jagung yang akan diekstraksi melalui beberapa tahapan diantaranya dimaserasi, didelignifikasi, dihidrolisis, sehingga menghasilkan ekstrak selulosa.




Gambar 4.1 Selulosa limbah kulit jagung

Hasil ekstraksi selulosa limbah kulit jagung yang ditunjukkan pada gambar 4.1 bahwa selulosa yang dihasilkan berwarna coklat keputihan dan bertekstur halus.

2. Film Bioplastik

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam variasi suhu 70, 80, 90 dan 100°C pada pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan sorbitol, diperoleh film bioplastik berwarna coklat kekuningan, sedikit kaku namun fleksibel dan bisa dilepas dari cetakan secara utuh. Hasil cetakan film bioplastik dari kulit jagung dapat di amati pada gambar 4.2 berikut:



Gambar 4.2 Hasil Film Bioplastik (a) suhu 70°C, (b) suhu 80°C, (c) suhu 90°C, (d) suhu 100°C

3. Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik

Tabel 4.1 Nilai Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan Film Bioplastik

No	Suhu (°C)	Kuat Tarik (N/mm ²)	Persen Pemanjangan (%)
1	70	1,0516	6,92
2	80	0,8775	7,66
3	90	1,2203	9,00
4	100	0,8952	6,80

Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa suhu terbaik bioplastik adalah sebesar 90 °C dengan nilai kekuatan tarik sebesar 1,2203 N/mm² dan nilai persen pemanjangan sebesar 9,00%.

4. Karakterisasi Menggunakan FTIR

Hasil ekstraksi selulosa kulit jagung yang diperoleh selanjutnya dikarakterisasi menggunakan FTIR. Identifikasi FTIR berfungsi untuk mengidentifikasi gugus fungsi dari ekstrak kulit jagung yang dihasilkan berdasarkan data serapan infra merah. Nilai serapan dari infra merah dapat dilihat pada table 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Nilai Serapan dari Vibrasi Regang Gugus-Gugus Fungsi


No.	Variasi	Tipe Vibrasi	Rentang	Serapan (cm^{-1})
		Regangan	Serapan (cm^{-1})	
1	Selulosa	O-H (Ikatan H)	3600 – 3200	3332,64
		C-O	1300 – 1080	1022,69
		C-H	2970 – 2850	2892,59
		N-H	1550 - 1640	1640,46
2	Selulosa, kitosan dan sorbitol	O-H (ikatan H)	3600 – 3200	3288,62
		C-O	1300 - 1080	1149,42
		C-H	2970 - 2850	2932,00

B. Pembahasan

1. Ekstrak Selulosa Kulit Jagung

Berdasarkan penelitian, sampel limbah kulit jagung diambil dari Kelurahan Sombala Bella, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar. Proses ekstraksi sampel dilakukan dengan tahap maserasi dengan merendam sampel selama 7 hari dengan mengganti pelarutnya setiap 2x24 jam perendaman menggunakan pelarut yang sesuai dalam hal ini metanol karena metanol bersifat polar sehingga mampu mengikat lemak, protein dan senyawa metabolit sekunder polar dalam sampel (Monariqsa, 2012).

Proses selanjutnya memisahkan selulosa dari lignin atau disebut dengan proses delignifikasi menggunakan NaOH 17,5 %. Perlakuan ini bertujuan untuk melarutkan bahan selain selulosa yang ada pada kulit jagung seperti lignin, asam organik sehingga selulosa terpisah dari lignin dan komponen lainnya. Terlarutnya lignin ditandai dengan larutan yang dihasilkan berwarna pekat dan dihasilkan residu berwarna kuning kecoklatan. Lignin merupakan polimer tiga dimensi yang terdiri dari unit fenil propana melalui ikatan eter (C-O-C) dan ikatan karbon (C-C). Bila lignin berdifusi dengan larutan alkali maka akan terjadi pelepasan gugus metoksil yang membuat lignin larut dalam alkali. Setelah itu, lignin dan komponen lainnya dipisahkan dengan pencucian dan penyaringan. Reaksi pemutusan ikatan antara lignin dan selulosa menggunakan NaOH (Rahmidar, dkk., 2018). Reaksi pemutusan ikatan antara lignin dan selulosa dapat dilihat pada gambar 4.3



Gambar 4.3 Reaksi proses delignifikasi
(Sumber: Rahmidar, dkk., 2018)

Semakin rendah kadar ligninnya maka akan semakin murni selulosa yang didapatkan, dimana menurut Sumartono (2015) bahwa selulosa dapat digunakan dalam pembuatan film bioplastik jika selulosanya mencapai 40 %. Sampel yang telah didelignifikasi, dilarutkan ke dalam HCl untuk menghilangkan kandungan semiselulosanya. Hemiselulosa (xilan) jika dihidrolisis dengan asam akan terurai menjadi molekul-molekul yang lebih kecil seperti glukosa dan arabinosa.

2. Film Bioplastik


Metode yang digunakan dalam pembuatan film bioplastik adalah metode pencampuran dengan beberapa tahap. Tahap pertama mencampurkan bahan utama yang berupa selulosa dengan sorbitol. Tahap kedua melarutkan kitosan dengan asam asetat. Selanjutnya dituangkan ke dalam bahan utama lalu dipanaskan dengan variasi suhu (70, 80, 90 dan 100)°C sambil diaduk, dicetak dan dikeringkan. Kitosan berfungsi sebagai biopolimer pencampur dan sorbitol berfungsi sebagai pemlastis sehingga diharapkan dapat menghasilkan bioplastik yang memiliki sifat fisik dan mekanik yang lebih baik. Molekul selulosa membentuk rantai panjang linear dan memiliki kecenderungan untuk membentuk ikatan hidrogen intra dan inter molekul. Ikatan hidrogen sendiri dapat berasal dari kitosan maupun sorbitol dan sangat mempengaruhi kekuatan tarik dan persen pemanjangan film bioplastik.

Hasil yang diperoleh film bioplastik sedikit fleksibel, berwarna coklat kekuningan, bisa dilepas dari cetakan secara utuh. Memiliki tekstur yang halus dan licin. Hasil penelitian ini apabila dibandingkan dengan penelitian pratiwi, (2016) memiliki kemiripan yaitu hasil bioplastik bersifat fleksibel namun salah satu permukaan yang tidak rata. Hal ini dikarenakan bahan tidak homogen dengan baik. Tetapi terdapat perbedaan pada warna bioplastik yang dihasilkan. Pada penelitian tersebut melalui tahapan pemutihan pada sampel (*bleaching*) sehingga menghasilkan film bioplastik berwarna putih.

3. Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan

a. Kuat Tarik

Salah satu pengujian suatu biopolimer yang sering dilakukan untuk mengetahui kualitasnya, terutama golongan plastik adalah pengujian sifat mekanik. Dalam penelitian ini pengujian sifat mekanik yang dilakukan adalah penentuan nilai kuat tarik. Nilai kuat tarik menunjukkan kekuatan tarik bioplastik yang dihasilkan ketika mendapat beban. Nilai tersebut menggambarkan kekuatan tegangan maksimum bahan untuk menahan gaya yang diberikan. Adapun hasil uji kuat tarik film bioplastik dengan variasi suhu pemanasan 70, 80, 90 dan 100°C ditunjukkan pada gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4.4 Hubungan Variasi Suhu dengan Kuat Tarik

Berdasarkan grafik di atas, pembuatan bioplastik dengan menggunakan variasi suhu (70, 80, 90 dan 100)°C dapat dilihat bahwa nilai kuat tarik bioplastik mengalami penurunan pada suhu 80°C namun meningkat pesat pada suhu 90°C.


Dari hasil penelitian suhu terbaik pembuatan bioplastik yaitu sebesar 90°C dengan nilai kuat tarik 1,2203 N/mm², pada kondisi ini gelatinisasi telah terjadi sempurna. Namun nilai kuat tarik bioplastik mengalami penurunan pada suhu 100°C

yaitu sebesar $0,8952 \text{ N/mm}^2$. Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian dari Handyani dan Yuniwati, (2018) memiliki kemiripan, hal ini dikarenakan suhu yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan nilai kuat tarik menurun karena telah melampaui proses gelatinisasi dan telah menjadi proses dekomposisi.

Nilai kuat tarik bioplastik juga menurun pada suhu 80°C menjadi $0,8775 \text{ N/mm}^2$. Penurunan nilai kuat tarik terjadi karena waktu proses pengadukan bioplastik yang terlalu lama. Hal ini sesuai dengan teori Handayani dan Yuniwati, (2018) dimana lama pemanasan bioplastik mempengaruhi proses gelatinisasi. Sehingga semakin lama waktu pemanasan maka semakin besar nilai kuat tarik yang dihasilkan akan tetapi pemanasan yang terlalu lama dapat menurunkan nilai kuat tarik karena telah melampaui proses gelatinisasi dan telah menjadi proses dekomposisi.

b. Hasil Uji Persen Pemanjangan

Nilai persen pemanjangan menunjukkan kemampuan dari film bioplastik untuk meregang. Adapun hasil uji persen pemanjangan dapat dilihat pada gambar 4.4.




Gambar 4.5 Hubungan Variasi Suhu dengan Nilai Persen Pemanjangan

Dari data tersebut dapat diamati bahwa terjadi peningkatan nilai persen pemanjangan dari suhu 70, 80 dan 90°C masing-masing sebesar (6,92; 7,66; 9,00)%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai persen pemanjangan meningkat dengan bertambahnya suhu pemanasan bioplastik. Pada suhu 90°C menunjukkan nilai persen pemanjangan terbesar yaitu sebesar 9,00% yang menandakan pada suhu 90°C telah terjadi gelatinisasi secara sempurna antara komponen dalam pembuatan bioplastik. Namun mengalami penurunan nilai persen pemanjangan pada suhu 100°C yaitu sebesar 6,80% hal ini dikarenakan telah melampaui proses gelatinisasi dan telah menjadi proses dekomposisi (Handyani dan Yuniwati, 2018).

Ginting, dkk., (2014) menyatakan bahwa semakin meningkatnya suhu dan menghasilkan elongasi (*elongation at break*) semakin tinggi. Maka dengan tingginya temperatur pemanasan larutan bioplastik, kekakuan struktur bioplastik akan berkurang akibat semakin banyaknya ikatan yang putus, ditambah lagi dengan adanya *plasticizer* yang meningkatkan volume bioplastik sehingga terbentuk ruangan yang lebih luas untuk meningkatkan gerak segmental yang panjang dari molekul-molekul polimer dalam bioplastik.

4. Karakteristik dengan FTIR

Analisis FTIR dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil dari proses pembuatan film bioplastik memiliki gugus fungsi khas bioplastik. Berikut ini adalah hasil identifikasi FTIR film bioplastik. Adapun hasil karakterisasi film bioplastik dapat diamati pada gambar 4.4.



Gambar 4.6(a) spektrum FTIR selulosa kulit jagung, (b) spektrum FTIR selulosa kulit jagung + kitosan + sorbitol

Pada gambar 4.4 (a) terlihat gugus-gugus fungsi yang identik dengan selulosa yaitu gugus -OH, C-H dan C-O. Pada daerah serapan $3332,64 \text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan adanya gugus fungsi O-H dan pada serapan daerah $1022,69 \text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan adanya gugus fungsi C-O dan menunjukkan adanya gugus C-H pada

serapan $2892,59 \text{ cm}^{-1}$ hal ini mirip dengan penelitian Melani (2017) menghasilkan gugus fungsi O-H pada serapan daerah $3326,25 \text{ cm}^{-1}$ sedangkan pada penelitian Ikhsan (2017) serapan pada daerah $3450,86 \text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan gugus -OH dan pada penelitian Monariqsa (2012) Gugus -OH muncul pada bilangan gelombang $3350,7 \text{ cm}^{-1}$ dan gugus C-H muncul pada daerah serapan $2901,03 \text{ cm}^{-1}$.

Karakterisasi selulosa dari ampas sagu yang dilakukan oleh Dewi, dkk., (2017) menunjukkan gugus -OH muncul pada serapan $3348,42 \text{ cm}^{-1}$ dan sedangkan bilangan gelombang $2900,94 \text{ cm}^{-1}$ menunjukkan vibrasi ulur C-H yang merupakan kerangka utama pembangun senyawa selulosa yang diperkuat dengan vibrasi pada bilangan gelombang $2366,59 \text{ cm}^{-1}$

Namun pada gambar 4.4 (b) serapan selulosa + sorbitol dan penambahan kitosan menunjukkan gugus fungsi ciri khas dari bioplastik yaitu C-H, O-H, N-H, dan C-O dengan serapan masing-masing $2933,79 \text{ cm}^{-1}$, $3284,58 \text{ cm}^{-1}$, $1636,28 \text{ cm}^{-1}$ dan $1151,05 \text{ cm}^{-1}$ dapat diamati bahwa pada campuran tidak terdapat gugus fungsi baru yang terbentuk. Namun dengan penambahan kitosan, intensitas nilai serapan meningkat karena ikatan hidrogen yang terbentuk semakin banyak dan akan menurun akibat adanya penambahan sorbitol, sehingga mengurangi ikatan hidrogennya. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, memiliki kemiripan dengan hasil karakterisasi yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk., (2016) dengan munculnya gugus fungsi C-H, O-H, N-H dan C-O dan tidak ditemukan adanya gugus fungsi baru yang terbentuk. Hal tersebut menandakan biopolastik yang dihasilkan merupakan produk dari proses blending secara fisika sehingga bioplastik ini memiliki sifat seperti komponen-komponen penyusunnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Suhu optimum pada pembuatan bioplastik dari selulosa limbah kulit jagung (*Zea Mays*) dengan penambahan kitosan dan sorbitol yaitu pada suhu 90°C dengan nilai kuat tarik sebesar 1,2203 N/mm² dan persen pemanjangan sebesar 90%.
2. Hasil karakterisasi FTIR menunjukkan bahwa terdapat serapan gugus fungsi C-O, -OH, dan -NH pada film bioplastik.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan pada penelitian selanjutnya yaitu, dilakukan juga penentuan lama waktu pengadukan pada pembuatan film bioplastik karena salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas film bioplastik adalah lama waktu pengadukan.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Al Karim.
- Abdullah, Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Agustin, Yuana Elly, dkk., "Sintesis Bioplastik dari Kitosan-Pati Kulit Pisang Kepok dengan Penambahan Zat Aditif" *Teknik Kimia* 10, no. 2 (2016): h. 40-48.
- Alam, Muhammad Nur, dkk., "Efek Penambahan Kitosan terhadap Karakteristik Fisika Kimia Bioplastik Pati Batang Kelapa Sawit" *Indonesian Journal of fundamental Science* 4, no. 1 (2018): h. 40-44.
- Anita, Zulisma, dkk., "Pengaruh Gliserol terhadap Sifat Mekanik Film Plastik Biodegradable dari Kulit Pati Singkong" *Teknik Kimia USU* 2, no. 2 (2013): h. 41.
- Ardiansyah, Ryan. "Pemanfaatan Pati Umbi Garut untuk Pembuatan Plastik Biodegradable" *Skripsi* (2011): 1-94.
- Aripin, Samsul, dkk., "Studi Pembuatan Bahan Alternatif Plastik Biodegradable dari Pati Ubi Jalar dengan Plasticizer Gliserol dengan Metode Melt Intercalation" *Teknik Mesin* 6, no. 2 (2017): h. 79-84.
- Asmoro, Novian Wely, dkk., "Ekstraksi Selulosa Batang Tanaman Jagung (*Zea mays*) Metode Basah" *Teknologi Pertanian* 2, no. 1 (2017): h. 273-278.
- Bahmid, Nur Alim, dkk., "Pengaruh Ukuran Serat Selulosa Asetat dan Penambahan Dietilen Glikol (DEG) terhadap Sifat Fisik dan Mekanik Bioplastik" *Teknologi Industri Pertanian* 24, no. 3 (2014): h. 226-234.
- Chatwal, G. "Spectroscopy Atomic and Molecule", Himalaya Publishing House, Bombay 1985
- Coniwanti, Pamilia, dkk., "Pembuatan Bioplastik Biodegradable dari Pati Jagung dengan Penambahan Kitosan dan Pemplastis Gliserol" *Teknik Kimia* 4, no. 20 (2014): h. 22-30.
- Darni dan Utami, "Studi Pembuatan dan Karakteristik Sifat Mekanik dan Hidrofobitas Bioplastik dari Pati Sorgum" *Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 7, no. 4 (2010): h. 88-93.
- Dewanti, Dian Purwitasari, "Potensi Selulosa dari Limbah Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Bahan Baku Bioplastik Ramah Lingkungan" *Teknologi Lingkungan* 19, no. 1 (2018): h. 81-87.
- Dewi, I Gusti Agung Ayu Mirah Pradnya, dkk., "Pengaruh Campuran Bahan Komposit dan Konsentrasi Gliserol terhadap Karakteristik Bioplastik dari Pati Kulit Singkong dan Kitosan" *Rekayasa dan Manajemen Agroindustri* 3, no. 2 (2015): h. 41-50.
- Framedya, Romos. "Peranan Ekstrak Kulit Buah Jagung (*Zea mays* L.) dan *Effective Microorganisms* 4 (EM-4) untuk Dekomposisi Berbagai Serasah pada Tanah

- Podsolik Merah Kuning terhadap Pertumbuhan Semai *Acacia mangium Wild*” *Skripsi*, Bogor: Institut Pertanian Bogor, Jurusan Manajemen Hutan, 2001.
- Ginting, Artarita. “Pemanfaatan Limbah Kulit Jagung untuk Produk Modular dengan Teknik Pilin” *Dinamika Kerajinan dan Batik* 32, no. 1 (2015): h. 51-61.
- Ginting, Muhammad Hendra S, dkk., “Pengaruh Variasi Temperatur Gelatinisasi Pati Terhadap Sifat Kekuatan Tarik dan Pemanjangan Pada Saat Putus Bioplastik Pati Umbi Talas” *Seminar Nasional Sains dan Teknologi* ISSN 2407 – 1846 (2014): h. 1-3.
- Gunawan, Budi dan Citra Dewi Azhari. “Karakterisasi Spektrofotometri IR dan *Scanning Electron Microscopy* (SEM) Sensor Gas dari Bahan Polimer *Poly Ethelyn Glycol* (PEG)” (2010): h. 1-17.
- Handayani, Septi puji. “Pembuatan Biodiesel Dari Minyak Ikan Dengan Radiasi Gelombang Mikro”. *Skripsi* Surakarta. Mateatika dan ilmu pengetahuan alam 2010
- Handayani, Ratih dan Murni Yuniwati. “Pengaruh Suhu dan Waktu Terhadap Kuat Tarik Pada Proses Pembuatan Plastik Dari Ganas (Gadung dan Serat Daun Nanas)” *Inovasi Proses* 3, no 1 (2018): h. 16 – 21.
- Ikhsanuddin, Moh. “Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Ampas Tebu (*Baggase*) dalam Pembuatan Film Bioplastik”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.
- Jabbar, Uhsnul Fatimah. “pengaruh Penambahan Kitosan Terhadap Karakteristik Bioplastik Dari Pati Kulit Kentang (*Solanum Tuberosum*. L)” *Skripsi* (2017).
- Jannah, Miftahul. “Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Sekam Padi dalam Pembuatan Film Bioplastik” *Skripsi*, Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeru Alauddin Makassar, 2017.
- Kamsiati, Elmi, dkk., “Potensi Pengembangan Plastik Biodegradable Berbasis Pati Sagu dan Ubi Kayu di Indonesia” *Litbang Pertanian* 36, no. 2 (2017): h. 67-76.
- Mandasari, Agustina, dkk., “Karakterisasi Uji Kekuatan Tarik (*Tensile Strenght*) Film Plastik *Biodegradable* Dari Tandan Kosong Kelapa Sawit Dengan Penguat Zink Oksida dan Gliserol” *Hasil Penelitian Bidang Fisika* ISSN 2332-1981 (2017): h. 1-8.
- Marcott, C. “*Material Characterization Hand Book vol. 10: Infrared Spektroskopy*”, *ASM International*, Amerika. 1986.
- Marbun, Eldo Sularto. “Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar Menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Selulosa” *Skripsi* Depok: Universitas Indonesia, Program Studi Teknik Kimia, 2012.
- Melani, dkk., “Bioplastik Pati Umbi Talas Melalui Proses Melt Intercalation (Kajian Pengaruh Jennis Filler, Konsentrasi Filler dan Jenis *Plasticiezer*)” *Destilasi* 2, no. 2 (2017): h. 53-67.
- Murni, Sri Wahyu, dkk., “Pembuatan Edible Film dari Tepung Jagung (*Zea mays L.*) dan Kitosan” *Teknik Kimia* ISSN 1693-4393 (2013): h.1-12.


- Monariqsa, Dian. “Ekstraksi Selulosa dari Kayu Gelam (*Malulaeca laucadendron* Liin) dan Kayu Serbuk Industri Mebel” *Jurnal Penelitian Sains* 15 no. 3 (2012): h. 1-6.
- Nisah, Khairun. “Pembuatan Plastik *Biodegradable* dari Polimer Alam” *Journal Of Islamic Science and Technology* 4, no 2 (2018): h: 65-76.
- Novilestari, Anggre, “Pengaruh Komposisi Kitosan dan Sorbitol pada Pembuatan Plastik Biodegradable dari Pati Talas dan Bahan Tambah Pati Kulit Jagung” *Skripsi*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya Jurusan Teknik Kimia, 2016.
- Panjaitan, Karolyna. “Pemanfaatan Limbah Kelobot Jagung (*Zea mays*) dengan Teknik Desain Struktur Tekstil untuk di Aplikasikan sebagai Elemen Estetis Interior” *e-Procceding of Art & Design* 4, no. 3 (2017): h. 853-872.
- Prasetyawati, Dwi Putri. “Pemanfaatan Kulit Jagung dan Tongkol Jagung (*Zua mays*) Sebagai Bahan dasar Pembuatan Kertas Seni dengan Penambahan Natrium Hidroksida (NaOH) dan Pewarna Alami” *Skripsi*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta Program Studi Pendidikan Biologi, (2015).
- Putra, Rizky Dirga Harya. “Ekstraksi Serat Selulosa dari Tanaman Eceng Gondok (*Eichornia Crassipes*) dengan variasi Pelarut” *Skripsi* (2012).
- Rakhmawati, Amalia. “Pengetahuan Alat Uji dan Kalibrasi: *Universal Testing Machine*”, *J. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia* (2011): h.1-18.
- Rahmidar, Lena, dkk., “Karakterisasi Metil Selulosa yang Disintesis dari Kulit Jagung (*Zea mays*)” *Science Education* 2, no. 1 (2018): h. 117-122.
- Saputra, Agung, dkk. “Studi Pembuatan dan Karakteristik Sifat Mekanik Plastik *Biodegradable* Berbahan Dasar Ubi Suweg (*Amorphophalluscampanulatus*)”, *J. Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem* 3, no. 1 (2015): h. 1-6.
- Sastrohamidjojo, Dr. Hardjono. “Spektroskopi Inframerah”. Yogyakarta: *Liberty Yogyakarta*, 1992
- Selpiana, dkk., “Pengaruh Penambahan Kitosan dan Gliserol Pada Pembuatan Bioplastik Dari Ampas Tebu dan Ampas Tahu” *Teknik Kimia* 22, no. 1 (2016): h. 57 – 64.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simonescu, Claudia Maria. “*Application of FTIR Spectroscopy in Environmental Studies*”, *Intech Open Sains* (2012): h. 49-84.
- Sumartono, Nugroho Wahyu, dkk., “Sintesis dan Karakterisasi Bioplastik Berbasis Alang-Alang *Imperata Cylindrica L.* dengan Penambahan Kitosan, Gliserol dan Asam Oleat” *Pelita X*, no. 2 (2015): h. 13-25.
- Suka, Irwan Ginting. “Kopolimerisasi Cangkok (*Graft Copolymerization*) n-isopropilakrilamida Pada Film Selulosa yang Diinduksi Oleh Sinar Ultraviolet dan Karakterisasinya” *Makara Sains* 14, no 1 (2010): h. 1-6.

- Suryati, dkk., “Optimasi Proses Pembuatan Bioplastik dari Pati Limbah Kulit Singkong” *Teknologi Kimia Unimal* 5, no. 1 (2016): h. 78-91.
- Tamiogy, Wahyu Ramadhani, dkk., “Pemanfaatan Selulosa dari Limbah Kulit Buah Pinang Sebagai Filler Pada Pembuatan Bioplastik” *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 14 no. 1 (2019): h. 63-71.
- Trisanti, Prida Novarita, dkk., “Ekstraksi Selulosa Dari Serbuk Gergaji Kayu Sengon Melalui Proses Delignifikasi Alkali Ultrasonik” *Sains Materi Indonesia* 19, no. 3 (2018): h. 113 – 119.
- Wiradipta, I Dewa Gede Agung. “Pembuatan Plastik *Biodegradable* Berbahan Dasar Selulosa Dari Tongkol Jagung” *Skripsi*, Surabaya: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Sepuluh November, 2017.


Lampiran 1. Skema Penelitian

Lampiran 2. Skema Prosedur Kerja


1. Ekstraksi Selulosa dari Kulit Jagung




2. Pembuatan Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol



3. Uji Kuat Tarik dan persen Pemanjangan



4. Uji Gugus Fungsi dengan alat FTIR



Lampiran 3. Perhitungan

1. Pembuatan Larutan Asam Asetat (CH₃COOH) 0,6 M

a. Penentuan Konsentrasi Asam Asetat (CH₃COOH) 100%

Diketahui	:	Konsentrasi CH ₃ COOH	= 100%
		Volume	= 1000 mL/L
		Berat Jenis	= 1,05 g/mL
		Mr	= 60 g/mol

Ditanya : Molaritas (M)....?

Penyeleais :

$$M = \frac{\% \times B_j \times 1000}{M_r}$$

$$= \frac{100\% \times 1,05 \frac{\text{g}}{\text{mL}} \times 1000 \text{ mL/L}}{60 \text{ g/mol}}$$

$$= 17,5 \text{ mol/L}$$

b. Pembuatan Larutan Asam Asetat(CH₃COOH) 0,6 M

Diketahui	:	Konsentrasi CH ₃ COOH	= 17,5 M
		Volume	= 250 mL

Ditanya : Volume (mL) untuk Membuat CH₃COOH0,6 M..?

Penyelesaian :

$$V_1 \cdot M_1 = V_2 \cdot M_2$$

$$V_1 \cdot 17,5 \text{ M} = 250 \text{ mL} \cdot 0,6 \text{ M}$$

$$V_1 = 8,57 \text{ mL}$$

Mengencerkan 8,57 mL CH₃COOH0,6 M p.a dalam 250 mL aquades.

Lampiran 4. Dokumentasi Ekstraksi Selulosa Kulit Jagung



Kulit jagung



diblender



Kulit jagung setelah diayak



Diayak pada Mesh 40



Dimaserasi



disaring



Didelignifikasi



disaring



Disaring



dihidrolisis



Serbuk selulosa kulit jagung

Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Bioplastik



Kitosan ditimbang



dilarutkan dalam CH_3COOH



Dihomogenkan



ditimbang selulosa



Dicetak




Dioven


Lampiran 6. Hasil Film Bioplastik Selulosa



Film bioplastik dengan variasi suhu 70°C



Film Boplastik dengan Variasi suhu 80°C



Film Bioplastik dengan suhu 90°C



Film Bioplastik dengan suhu 100°C

Lampiran 7. Hasil Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan

1. Variasi suhu 70°C



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No. 29 Makassar 90231
Telp. (0411) 441207 Fax. (0411) 441135 Website: www.bbihp.kemendin.go.id E-mail: bbihp@kemendin.go.id

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.00499/LU-BBIHP/2020

Nomor Analisis : P. 145
 Tanggal Penerimaan : 14 Januari 2020
 Nama Pelanggan : Azwar Anshar
 Alamat : Jl. Mustafa Gg Bunga, Sungguminasa
 Nama Contoh : Bioplastik
 Keterangan Contoh : Kode 057.059.4, Keadaan Contoh Baik, Selulosa 0,8+Kitosan+Sorbitol 70°C, Untuk Analisis Fisika
 Pengambilan Contoh : -
 Berita Acara : -
 Tanggal Analisis : 14 Januari 2020
 Tanggal Penerbitan : 22 Januari 2020



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 1,2588 Duplo : 0,8443 Rata2 : 1,0516	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 6,99 Duplo : 6,85 Rata2 : 6,92	IK-MT-30.71



2. Variasi suhu 80°C



Kementerian
Perindustrian

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No. 28 Makassar 90211
Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbihp.kemempenn.go.id E-mail: bbihp@kemempenn.go.id

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.00498/LU-BBIHP/2020

Nomor Analisis : P. 144
 Tanggal Penerimaan : 14 Januari 2020
 Nama Pelanggan : Azwar Anshar
 Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga, Sungguminasa
 Nama Contoh : Bioplastik
 Keterangan Contoh : Kode 057.059.3, Keadaan Contoh Baik, Selulosa 0.8+Kitosan+Sorbitol 80°C.
 Untuk Analisis Fisika
 Pengambilan Contoh : -
 Berita Acara : -
 Tanggal Analisis : 14 Januari 2020
 Tanggal Penerbitan : 22 Januari 2020
 Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :



Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 0,8998 Duplo : 0,8552 Rata2 : 0,8775	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 8,07 Duplo : 7,26 Rata2 : 7,66	IK-MT-30.71



Scanned with
CamScanner

3. Variasi suhu 90°C



BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No. 28 Makassar 90231
Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbhp.kemendagri.go.id E-mail: bbihp@kemendagri.go.id

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.00496/LU-BBIHP/1/2020

Nomor Analisis : P. 142
 Tanggal Penerimaan : 14 Januari 2020
 Nama Pelanggan : Azwar Anshar
 Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga, Sungguminasa
 Nama Contoh : Bioplastik
 Keterangan Contoh : Kode 057.059.1, Keadaan Contoh Baik, Selulosa 0,8+Kitosan+Sorbitol 90°C,
 Untuk Analisis Fisika
 Pengambilan Contoh : -
 Berita Acara : -
 Tanggal Analisis : 14 Januari 2020
 Tanggal Penerbitan : 22 Januari 2020



Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 1,1185 Duplo : 1,3222 Rata2 : 1,2203	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 8,72 Duplo : 9,27 Rata2 : 9,00	IK-MT-30.71



4. Variasi suhu 100 °C



Kementerian
Perindustrian

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI LABORATORIUM PENGUJI BBIHP MAKASSAR

Jalan Prof. Dr. H. Abdurrahman Basalamah, MA No. 28 Makassar 90231
Telp: (0411) 441207 Fax: (0411) 441135 Website: www.bbhp.kemendpn.go.id E-mail: bbhp@kemendpn.go.id

LAPORAN PENGUJIAN

Nomor : 2.00497/LU-BBIHP/2020

Nomor Analisis : P. 143
 Tanggal Penerimaan : 14 Januari 2020
 Nama Pelanggan : Azwar Anshar
 Alamat : Jl. Mustafa Dg Bunga, Sungguminasa
 Nama Contoh : Bioplastik
 Keterangan Contoh : Kode 057.059.2, Keadaan Contoh Baik, Selulosa 0,8+Kitosan+Sorbitol 100°C,
 Untuk Analisis Fisika
 Pengambilan Contoh : -
 Berita Acara : -
 Tanggal Analisis : 14 Januari 2020
 Tanggal Penerbitan : 22 Januari 2020




Setelah dilakukan pengujian, diperoleh hasil sebagai berikut :

Parameter	Satuan	Hasil	Metode Uji
Kuat Tarik	N/mm ²	Simplo : 0,8628 Duplo : 0,9275 Rata2 : 0,8952	ASTM D638-02a-2002
Kuat Mulur	%	Simplo : 7,27 Duplo : 6,32 Rata2 : 6,80	IK-MT-30.71




Lampiran 8. Hasil Analisis FTIR

1. Selulosa Limbah Kulit Jagung



2. Film Bioplastik





BIOGRAFI

Azwar Anshar atau biasa dipanggil Azwar lahir di Sinjai, 26 November 1996 Lahir sebagai anak ketiga dari 3 bersaudara dari pasangan Anshar Syamsu SE dan Hj. Rafiati Yahya. Saya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki. Saya mulai masuk sekolah dasar umur 6 tahun, di SDN 3 Sinjai Utara yang berada di Kabupaten Barru, tidak jauh dari tempat tinggal saya. Setelah lulus dari SD, saya melanjutkan SMPN 1 Sinjai Utara, saya melanjutkan sekolah ke SMAN 1 Sinjai Utara. Pada tahun 2016 saya lulus dari SMAN 1 Sinjai dan melanjutkan ke Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar prodi Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi. Pernah menjadi pengurus HMJ-Kimia periode 2015-2016 dan periode 2016-2017.