

**DESALINASI AIR LAUT MENGGUNAKAN ZEOLIT AKTIVASI  
ASAM KLOORIDA (HCl) DI PUNTONDO KABUPATEN  
TAKALAR DENGAN METODE KOLOM PENUKAR ION**



Oleh:

**IRNANINGSIH**

**60500108003**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Irnaningsih  
NIM : 60500108003  
Tempat/Tgl. Lahir : Lengkese/21 Oktober 1989  
Jurusan : Kimia  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Laiya Lr 253 No 6  
Judul : Desalinasi Air Laut Menggunakan Zeolit Aktivasi Asam Klorida (HCl) Di Puntondo Kabupaten Takalar Dengan Metode Kolom Penukar Ion

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R  
Samata-Gowa, 23 Juli 2015  
Penyusun

**Irnaningsih**

**Nim: 60500108003**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Desalinasi Air Laut Menggunakan Zeolit Aktivasi Asam (HCl) Di Puntondo Kabupaten Takalar Dengan Metode kolom Penukar Ion ”, yang disusun oleh IRNANINGSIH, NIM: 60500108003, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis, tanggal 23 Juli 2015 bertepatan tanggal 7 Syawal 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia.

Samata-Gowa, 23 Juli 2015 M  
7 Syawal 1436 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si	(.....)
Munaqisy I	: H. Asri Saleh, S.T., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Dra. St. Chadijah, M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Hasyim Haddade, S.Ag, M. Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Melati Masri M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)

M A K A S S A R

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. karena dengan berkat rahmat dan hidayah\_Nya serta bimbingan dari dosen pembimbing sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Desalinasi Air Laut Menggunakan Zeolit Aktivasi Asam Klorida (HCl) Di Puntondo Kabupaten Takalar Dengan Metode Kolom Penukar Ion”. Tak lupa penulis kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Maksud penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang dengan ikhlas membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih nyang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Bapak Muhammad Arsyad dan Ibu Syamsiah atas segala restu, cinta, kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah putus serta materi dan semangat yang diberikan yang tak ternilai harganya. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang berperan penting dalam penyelesaian skripsi ini yaitu:


1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, M.A. selaku PGS Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami., M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si selaku Ketua Jurusan Kimia fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Melati Masri M.Si selaku dosen pembimbing I dan Ibu Aisyah S.Si. M.Si selaku dosen pembimbing II atas segala bimbingan dan bantuan yang diberikan selama penelitian berlangsung sehingga selalu membuka pikiran penyusun dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak H. Asri Saleh S. T., M.Si selaku penguji I.
6. Ibu Dra. St. Chadijah M.Si selaku dosen penguji II.
7. Bapak Dr. Hasyim Haddade S. Ag., M. Ag selaku dosen penguji III.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta Staf Jurusan Kimia fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Terima kasih untuk suami dan anakku tercinta terima kasih atas segala bantuan dan pengertiannya.
10. Teman-teman Kimia 2008 khususnya Fitri Abidin S. Si yang selalu menemani kesana kemari dan ismawanti S.Si terima kasih atas segala bantuannya

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kesalahan-kesalahan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi kelak. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin....

Samata-Gowa, 23 Juli 2015

Penulis

**Irnaningsih**  
**Nim : 60500108003**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	
A. Zeolit .....	6
1. Struktur zeolit .....	9
2. Morfologi dan sistem kristal zeolit .....	12
3. Macam-macam zeolit .....	14
4. Karakteristik dan komposisi zeolit .....	16
5. Proses pengolahan zeolit .....	18
6. Sifat-sifat zeolit .....	20
7. Pengolahan dan pemanfaatan zeolit .....	22
8. Dealuminasi .....	23
9. Adsorpsi penukar ion .....	25
B. Air Laut .....	26
C. Metode difraksi sinar X .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	32
B. Alat dan Bahan .....	32
C. Prosedur Penelitian .....	32
1. Preparasi Sampel .....	32
2. Karakterisasi Sampel .....	33
3. Aktivasi Sampel Dengan Asam .....	33

4. Pengambilan Sampel .....	34
5. Air Laut dengan Zeolit aktivasi Asam Metode Kolom .. ....	34
6. Air Laut dengan Zeolit (Blangko) Asam Metode Kolom .. ....	35

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	36
B. Karakterisasi Sampel .....	36
C. Tabel Hasil Penelitian .....	38
a. Desalinasi Ukuran 40 Mesh .....	38
b. Desalinasi Ukuran 100 Mesh .....	40
c. Desalinasi Ukuran 40 dan 100 Mesh Tanpa Aktivasi....	41
d. Uji Parameter Pada Penurunan Salinitas Air Laut.....	42
D. Pembahasan .....	43
1. Komposisi Zeolit .....	43
2. Proses Preparasi Sampel .....	43

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	47

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bongkahan zeolit.....	7
2.2 Tetrahedra alumina silika (TO <sub>4</sub> ) pada struktur zeolit.....	10
2.3 Unit bangun sekunder struktur zeolit.....	11
2.4 Rangka zeolit yang terbentuk dari ikatan 4 atom O dengan 1 atom Si ...	12
2.5 Unit pembangun Primer.....	13
2.6 Unit pembangun Sekunder.....	14
2.7 Unit-unit polihedral zeolit.....	14
2.8 Struktur stereotip klinoptilolit.....	17
2.10 Dealuminasi zeolit.....	25
2.11 X-Ray.....	31
4.1 Grafik senyawa penyusun zeolit .....	37
4.2 Grafik ukuran 40 mesh.....	39
4.3 Grafik ukuran 100 mesh.....	41
4.4 Grafik ukuran 40 mesh dan 100 mesh tanpa aktivasi .....	44

## DAFTAR TABEL

2.1 Beberapa contoh kandungan zeolit beserta rumus kimianya .....	8
2.2 Beberapa contoh komposisi setiap kilogram Zeolit .....	17
2.3 Komposisi air laut .....	27
2.4 Salinitas air laut .....	28
4.1 Senyawa penyusun zeolit sebelum dan sesudah aktivasi dengan HCl .....	37
4.2 Desalinasi air laut 40 mesh menggunakan zeolit yang telah diaktivasi HCl pada suhu $29,3^{\circ}\text{C}$ dengan salinitas awal 15% .....	39
4.3 Desalinasi air laut 100 mesh menggunakan zeolit yang telah diaktivasi HCl pada suhu $29,3^{\circ}\text{C}$ dengan salinitas awal 15% .....	40
4.4 Desalinasi air laut menggunakan zeolit yang tanpa diaktivasi HCl pada suhu $29,9^{\circ}\text{C}$ dengan salinitas awal 15% .....	41
4.5 Uji parameter pada penurunan salinitas air laut .....	42

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1. Preparasi Sampel Zeolit
- Lampiran 2. Karakterisasi Sampel Zeolit Ukuran 40 Mesh dan 100 Mesh
- Lampiran 3. Proses Aktivasi Zeolit Dengan Asam Klorida (HCl)
- Lampiran 4. Peta Pengambilan Sampel Air Laut
- Lampiran 5. Air Laut Dengan Zeolit Yang Telah Diaktivasi Asam Klorida Dengan Metode Kolom
- Lampiran 6. Air laut Dan blangko 40 mesh (tanpa aktivasi) Dengan Metode Kolom
- Lampiran 7. Air laut Dan blangko 100 mesh (tanpa aktivasi) Dengan Metode Kolom
- Lampiran 8. Perhitungan Pembuatan Larutan HCl 0,2 N, 0,6 N dan 1 N Pada HCl 37%
- Lampiran 9. Perhitungan Penurunan Salinitas Air Laut pada ukuran 40 Mesh Dan 100 Mesh Pada Konsentrasi HCl 0,2 N, 0,6 N Dan 1 N
- Lampiran 10. Perhitungan 40 Mesh Dan 100 Mesh Tanpa Aktivasi
- Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian

## ABSTRAK

**Nama Penyusun** : Irnaningsih  
**NIM** : 60500108003  
**Judul Skripsi** : Desalinasi Air Laut Menggunakan Zeolit Aktivasi Asam Klorida (HCl) DI Puntondo Kabupaten Takalar Dengan Metode Kolom Penukar Ion

---

Air bersih merupakan masalah yang terjadi di Desa Puntondo Kabupaten Takalar yang memiliki kandungan garam yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat diatasi dengan menggunakan zeolit alam yang telah diaktivasi. Pada penelitian ini digunakan zeolit sebagai penyaring sekaligus sebagai penukar ion menggunakan metode kolom untuk memperoleh air tawar. Hasil yang diperoleh pada ukuran 40 mesh dengan aktivasi 0,2 N; 0,6 N dan 1 N dapat menurunkan salinitas air laut hingga 1,66%, 1,5% dan 1,23%. Sedangkan zeolit ukuran 100 mesh yang diaktivasi dengan konsentrasi yang sama menurunkan salinitas hingga 2,73%, 3,0% dan 3,36% dan tanpa aktivasi ukuran 40 mesh sebesar 0,73% dan 100 mesh 1,13%.

Kata kunci : Air Laut, zeolit alam, desalinasi, salinitas, aktivasi dengan asam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRAK

**Nama Penyusun** : Irnaningsih  
**NIM** : 60500108003  
**Judul Skripsi** : Sea Water Desalination Using Zeolite Activated Chlorine Acid (HCl) In Puntondo Takalar Regency With Ion Exchange Column methods.

---

Water Clean is problem in Puntondo village, Takalar regency. People of the eke fresh water take water from Another village however this method needs long time and as far as from a house occupation. For this reason uses zeolities activitied this student utilized zeolities filter and ion exchange mechanisme colomn methods to get water clean. This data showed that 40 mesh zeolite which was activated by HCl 0,2 N 0,6 N and 1 N is able to lower the salinity of the water to 1.66%, 1.5% and 1.23%. On the other hand 100 mesh which was activated so is able to lower the salinity 2.73%, 3,0% and 3,36%. And Not activated 40 mesh 0,73% and 100 mesh 1,13%.

Keywords: Sea Water, Natural Zeolite, Desalination, salinity activation with acid (HCl).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan zeolit alam. Zeolit alam merupakan senyawa alumino silikat terhidrasi dengan unsur utama yang terdiri dari kation alkali dan alkali tanah. Kebutuhan manusia terhadap air tidak terlepas dari kegiatan sehari-hari baik untuk minum, masak, mencuci dan sebagainya. Aktivitas ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air. Bila penurunan kualitas air ini tidak diminimalkan maka akan terjadi pencemaran air.

Di daerah pesisir pantai Puntondo Kabupaten Takalar penduduk kesulitan mendapat air bersih yang layak untuk dikonsumsi karena kandungan garam yang terdapat dalam air laut cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu upaya untuk mengatasi hal tersebut salah satunya dengan menggunakan zeolit alam.

Mengenai air laut Allah berfirman dalam QS Al-Waqi'ah/56: 68-69

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾

Terjemahannya:

*“Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkan”.*(QS Al-Waqi’ah/56: 68-69).<sup>1</sup>

Pada ayat tersebut tegas dikatakan bahwa air yang kita minum adalah air yang diturunkan dari langit. Hasil penelitian menyebutkan bahwa air tawar yang kita minum berasal dari hujan. Air tersebut turun melalui siklus peredarannya sehingga tersedia air tawar di hulu pegunungan. Awalnya ia berevaporasi kemudian jatuh sebagai prepitasi dalam bentuk hujan, salju dan gerimis atau kabut.

Air laut Allah berfirman dalam QS Al-Waqi’ah/56: 70

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

Terjemahannya:

*“Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur?”.*(QS Al-Waqi’ah/56: 70).<sup>2</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa Allah memilih kata asin dalam ayat tersebut karena masih berhubungan dengan siklus air, air laut asin berasal dari darat yang dibawa oleh sungai yang mengalir ke laut atau dari pengikisan batu-batuan darat dan tanah longsor. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa air sungai membawa bermacam-macam mineral ke laut, salah satunya adalah natrium klorida (garam). Di seluruh pelosok dunia sungai mengirim sekitar 40 milyar ton garam ke laut setiap

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 1985).

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* .

tahunnya. Ketika air laut menguap maka hanya airnya saja yang menguap sedangkan garam tetap tertinggal. Melalui siklus yang berulang selama jutaan tahun, maka air laut menjadi asin seperti sekarang.

Mengenai air laut Allah berfirman dalam QS Al-Furqan/25:53

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا  
وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

Terjemahan:

*“Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampangan) yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi”.*(QS Al-Furqan/25:53).

Ayat diatas menjelaskan tentang kebesaran Allah SWT yang menciptakan air laut dimana di dalam laut tersebut terdapat air tawar. Air adalah materi esensial dan merupakan materi yang sangat dibutuhkan. Semua makhluk hidup ini membutuhkan air, baik untuk keperluan air mandi, minum dan mencuci. Kebutuhan terhadap air khususnya air minum, harus dalam keadaan bersih. Di lain pihak air merupakan pelarut yang sangat baik, sehingga di alam umumnya berada dalam keadaan tidak murni.

Penelitian ini sebagai langkah awal atau eksplorasi untuk mengetahui apakah zeolit yang diaktivasi asam dapat menurunkan salinitas air laut. Alternatif yang dapat digunakan dengan biaya yang lebih murah dan proses lebih sederhana adalah metode pertukaran ion. Salah satu pertukaran ion yang banyak dikenal saat ini adalah zeolit

alam yang memiliki kapasitas tukar ion yang tinggi dengan harga jauh lebih murah. Tetapi zeolit alam harus dimodifikasi atau diaktifkan terlebih dahulu untuk mendapat zeolit termodifikasi yang siap dipakai untuk desalinasi air laut.

Pada penelitian ini asam klorida (HCl) digunakan dalam proses pengasaman karena asam klorida dikenal sebagai asam yang mampu melarutkan senyawa yang bersifat anorganik serta baik digunakan untuk melarutkan sampel batuan. Aktivasi zeolit merupakan proses untuk menaikkan kapasitas adsorbsinya sehingga diperoleh sifat yang diinginkan sesuai dengan penggunaannya. Tujuan aktivasi zeolit adalah untuk menghasilkan luas permukaan yang lebih luas melalui pembentukan struktur berpori serta menghilangkan senyawa-senyawa pengotor yang terkandung dalam zeolit tersebut dan mengatur kembali letak atom yang dipertukarkan.

Zeolit alam yang telah diaktivasi dengan asam mineral (HCl) akan lebih tinggi daya adsorbsinya karena asam mineral tersebut bereaksi dengan komponen berupa garam Ca dan Mg yang menutupi pori-pori adsorben. Disamping itu asam mineral melarutkan  $Al_2O_3$  sehingga dapat menaikkan perbandingan jumlah perbandingan  $SiO_2$  dan  $Al_2O_3$  dari (2-3): 1 menjadi (5-6):1. Zeolit dengan jumlah dari perbandingan  $SiO_2$  dan  $Al_2O_3$  tinggi bersifat hidrofolik dan akan menyerap molekul yang tidak polar dan dapat digunakan untuk proses pengeringan atau dehidrasi, adsorpsi, penukar ion serta sebagai katalis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Sutarti dan Rahmawati. *Zeolit* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1994), h. 4.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Berapa persen perbandingan kandungan zeolit Si/Al sebelum dan sesudah aktivasi dari hasil X-Ray?
2. Berapakah penurunan salinitas air laut 40 mesh dan 100 mesh pada aktivasi HCl?
3. Berapakah penurunan salinitas air laut 40 mesh dan 100 mesh tanpa aktivasi HCl?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu;

1. Untuk mengetahui persen perbandingan kandungan zeolit Si/Al sebelum dan sesudah aktivasi dari hasil X-Ray.
2. Untuk mengetahui penurunan salinitas air laut 40 mesh dan 100 mesh pada aktivasi HCl.
3. Untuk mengetahui penurunan salinitas air laut 40 mesh dan 100 mesh tanpa aktivasi HCl.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian adalah sebagai bahan informasi masyarakat yang bermukim di sekitar pantai Puntondo Kabupaten Takalar bahwa desalinasi air laut dengan menggunakan zeolit alam dengan metode kolom penukar ion dapat menurunkan kadar garam air laut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **A. Zeolit**

Kata “Zeolit” berasal dari kata Yunani *zein* yang berarti membuih dan *lithos* yang berarti batu. Nama ini sesuai dengan sifat zeolit yang akan membuih bila dipanaskan pada 100°C. Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung kation alkali dan alkali tanah dalam kerangka tiga dimensinya.<sup>4</sup>

Zeolit pertama kali ditemukan di Swedia pada tahun 1756 oleh Axel Constedt. Zeolit terbentuk dari abu vulkanik yang telah mengendap jutaan tahun silam. Sifat-sifat mineral zeolit sangat bervariasi tergantung dari jenis dan kadar mineral zeolit. Zeolit mempunyai struktur berongga. Biasanya rongga ini diisi oleh air serta kation yang bisa dipertukarkan dan memiliki ukuran pori tertentu. Oleh karena itu, zeolit dapat dimanfaatkan sebagai penyaring molekuler, senyawa penukar ion, filter dan katalis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Arie Wagi Prawati. “Aktivasi Zeolit Alam Sebagai Adsorbent Pada Adsorpsi Larutan Iodium”. *Teknik Kimia* 15. no 4 (2008): h. 1.

<sup>5</sup>Arie Wagi Prawati. *Aktivasi Zeolit Alam Sebagai Adsorbent Pada Adsorpsi Larutan Iodium..* h. 2.



**Gambar 2.1. Bongkahan Zeolit.**

Para ahli mineralogi memperkirakan bahwa zeolit berasal dari muntahan gunung berapi yang membeku menjadi batuan vulkanik, sedimen, batuan metamorfosa dan selanjutnya melalui pelapukan karena pengaruh panas dan dingin yang terjadi dalam lubang-lubang dari batuan lava basal (*traps rock*) dan butiran halus dari batuan sedimen piroklastik (*tuff*). Pada umumnya jenis zeolit alam antara lain klinoptilolit, mordenit, kabsit dan erionit. Kristal-kristalnya terbentuk dari proses hidrotermal yang melibatkan reaksi antara larutan garam atau dengan aliran lava.<sup>6</sup>

Indonesia berada dalam wilayah rangkaian gunung api mulai dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku sampai Sulawesi. Beragam jenis batuan gunung api yang dihasilkan diantaranya berupa batuan piroklastika tuf berbutir halus yang bersifat asam dan bersusunan dasit-riolit atau bermassa kaca gunung api. Tuf halus ini tersebar luas mengikuti jalur gunung api tersebut yang sebagian atau seluruhnya telah mengalami proses perubahan atau diagenesis menjadi zeolit. Karenanya, secara

---

<sup>6</sup>Richard Malling Barrer. *Zeolites and Clay Minerals as Sorbents And Molecular Sieves*, vol. 52 (New York: Academic Press London, 1987). h. 22.

geologi Indonesia berpotensi besar menghasilkan zeolit seperti yang terdapat di Sumatera (Lampung), Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur), Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi.<sup>7</sup>

**Tabel 2.1. Beberapa contoh kandungan zeolit beserta rumus kimianya.<sup>8</sup>**

NO	Nama Mineral	Rumus Kimia Unit Sel
1	Analsim	$\text{Na}_{16}(\text{Al}_{16}\text{Si}_{32}\text{O}_{96}) \cdot 16\text{H}_2\text{O}$
2	Kabazit	$(\text{Na}_2, \text{Ca})_6 (\text{Al}_{12}\text{Si}_{24}\text{O}_{72}) \cdot 40\text{H}_2\text{O}$
3	Klipnoptolotit	$(\text{Na}_4\text{K}_4)(\text{Al}_8\text{Si}_4\text{O}_{96}) \cdot 24\text{H}_2\text{O}$
4	Erionit	$(\text{Na}, \text{Ca}_5\text{K}) (\text{Al}_9\text{Si}_{27}\text{O}_{72}) \cdot 27\text{H}_2\text{O}$
5	Ferrierit	$(\text{Na}_2\text{Mg}_2)(\text{Al}_6\text{Si}_{30}\text{O}_{72}) \cdot 18\text{H}_2\text{O}$
6	Heulandit	$\text{Ca}_4(\text{Al}_8\text{Si}_{28}\text{O}_{72}) \cdot 24\text{H}_2\text{O}$
7	Laumonit	$\text{Ca}_4(\text{Al}_8\text{Si}_{16}\text{O}_{48}) \cdot 16\text{H}_2\text{O}$
8	Mordenit	$\text{Na}_8(\text{Al}_8\text{Si}_{40}\text{O}_{96}) \cdot 24\text{H}_2\text{O}$
9	Filipsit	$(\text{Na}, \text{K})_{10}(\text{Al}_{10}\text{Si}_{22}\text{O}_{64}) \cdot 20\text{H}_2\text{O}$
10	Natrolit	$\text{Na}_4(\text{Al}_4\text{Si}_6\text{O}_{20}) \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

Pada umumnya zeolit yang berasal dari Indonesia mengandung jenis mordenit dan klinoptilolit. Menurut hasil penelitian zeolit alam tersebut memiliki banyak pengotor sehingga diperlukan suatu pengolahan untuk menghilangkan pengotor yang terkandung di dalam zeolit sehingga daya kerja zeolit maksimal.<sup>9</sup>

Badan Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Sulawesi Selatan telah melakukan penelitian zeolit di daerah Sangkaropi-Mendila, Kabupaten

<sup>7</sup>Richard Malling Barrer. *Zeolites and Clay Minerals as Sorbents And Molecular Sieves*, h. 22.

<sup>8</sup>Sukandarrumidi. *Bahan Galian Industri. Zeolit* (Cet I: Yogyakarta. Gajah Mada Press. 1999). h. 34.

<sup>9</sup>Shofarul Wustoni. "Sintesis Zeolit Mordenit Dengan Bantuan Benih Mineral Alam Indonesia". *Matematika Dan Sains* 16. no. 3 (2011): h. 158.

Tana Toraja, Propinsi Sulawesi-Selatan, zeolit di daerah tersebut berupa tuf litik dan tuf gelas yang telah berubah dan beberapa telah termineralisasi ke dalam Gunung Api Lamasi berumur oligosen. Hal ini ditunjukkan oleh hadirnya mineral perubahan hidrotermal seperti klorit, mineral lempung, karbonat dan mineral silika serta logam-logam dasar. Berdasarkan hasil analisis SEM, zeolit di daerah ini termasuk jenis mordenit dan heulandit. Hasil analisis fisik Koefisien Tukar Kation/KTK memperlihatkan nilai antara 16,91 meq/100 mg sampai dengan 108,43 meq/100 gr. Hasil uji XRF yang mengandung zeolit didominasi oleh  $\text{SiO}_2$  (62,69%-81,03%),  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (9,90%-19,82%),  $\text{Na}_2\text{O}$  (0,12%-4,32%),  $\text{K}_2\text{O}$  (0,63%-6,88%),  $\text{CaO}$  (0,10%-0,22%), dan LOI (1,26%-12,62%), sisanya disusun oleh unsur utama lainnya. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa zeolit ini termasuk jenis mordenit.<sup>10</sup>


### 1. Struktur Zeolit

Zeolit merupakan kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung kation alkali dan alkali tanah dalam kerangka tiga dimensinya, secara empiris mempunyai rumus sebagai berikut:  $\text{Mx/n}(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y \cdot \text{H}_2\text{O}$

Dimana,  $\text{Mx/n}$ : kation golongan IA dan IIA dalam sistem periodik, n: valensi dari kation logam, w: bilangan molekul air per unit *cell* zeolit, x dan y: bilangan total tetrahedral per unit *cell* dan perbandingan x/y selaku berkisar 1 sampai 5.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Kusdarto. "Potensi Zeolit Di Indonesia". *Zeolit Indonesia* 7. no. 2 (2008): h. 78.

<sup>11</sup>Fasma Riana Saragih. "Pengaruh Konsentrasi Zeolit Aktif Dan Suhu Pada Proses Pemanasan". *Skripsi* (Medan: Fak. Pertanian Universitas Sumatra Utara. 2013.




Gambar 2.2 Tetrahedra alumina silika ( $\text{TO}_4$ ) pada struktur zeolit.<sup>12</sup>

Zeolit mempunyai bermacam-macam struktur. Secara garis besar struktur zeolit dibentuk oleh 4 unit bangun utama, yaitu berupa unit bangun primer, unit bangun sekunder, unit bangun simetri polihedra dan unit struktur zeolit. Unit bangun primer pembentuk struktur zeolit adalah tetrahedral  $\text{TO}_4$ . Setiap satu kation pusat berikatan dengan 4 atom oksigen dalam hal ini yang menjadi kation adalah  $\text{Si}^{4+}$  dan  $\text{Al}^{3+}$ . Tetrahedral  $\text{TO}_4$  kemudian bergabung membentuk bangun berbentuk cincin tunggal atau cincin ganda yang disebut sebagai unit bangun sekunder. Selanjutnya unit bangun sekunder bergabung membentuk unit bangun polihedra. Setiap polihedra dapat mengandung lebih dari 24 tetrahedra. Unit struktur zeolit dibentuk dari gabungan banyak unit bangun sekunder dan unit bangun polihedra.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Mark T. Weller, *Inorganic Materials Chemistry*, (Cet I: London. Oxford University Press, 2010) h. 5.

<sup>13</sup>Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional. *Potensi Zeolit Untuk Mengolah Limbah Industri Dan Radioaktif* (Jakarta: KNAPP. 2013). h. 1.



**Gambar 2.3. Unit bangun sekunder struktur zeolit.<sup>14</sup>**

Mineral zeolit seperti halnya mineral kwarsa dan felspar mempunyai struktur kristal 3 dimensi tetrahedra silikat yang biasa disebut *tectosilicate*. Dalam struktur ini sebagian silikon (tidak bermuatan atau netral) kadang-kadang diganti oleh aluminium bermuatan listrik, sehingga muatan listrik kristal zeolit tersebut bertambah. Kelebihan muatan ini biasanya diimbangi oleh kation-kation logam K, Na dan Ca yang menduduki tempat tersebar dalam struktur zeolit alam yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Dalam susunan kristal zeolit terdapat dua jenis molekul air, yaitu molekul air yang terikat kuat dan molekul air yang bebas. Berbeda dengan struktur kisi kristal kwarsa yang kuat, maka struktur kisi zeolit terbuka dan mudah terlepas. Volume ruang hampa dalam struktur zeolit cukup besar kadang kadang mencapai  $50 \text{ \AA}^0$

<sup>14</sup>Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional. *Potensi Zeolit Untuk Mengolah Limbah Industri Dan Radioaktif*. h.2

<sup>15</sup>Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional. *Potensi Zeolit Untuk Mengolah Limbah Industri Dan Radioaktif*. h. 2

sedangkan garis setengah ruang hampa tersebut bermacam macam, berkisar antara  $2 \text{ \AA}^0$  hingga lebih dari  $8 \text{ \AA}^0$  tergantung dari mineral zeolit yang bersangkutan.<sup>16</sup>

## 2. Morfologi dan Sistem Kristal Zeolit.

Zeolit berbentuk kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung muatan positif dari ion ion logam alkali dan alkali tanah dalam kerangka kristal tiga dimensi dengan setiap oksigen membatasi antara dua tetrahedral.<sup>17</sup>



Gambar 2.4. Rangka zeolit yang terbentuk dari ikatan 4 atom O dengan 1 atom Si.

Zeolit pada dasarnya memiliki tiga variasi yang berbeda yaitu: a) struktur seperti rantai *chain-like structure*, dengan bentuk kristal *acicular* dan *prismatic*, contoh : Natrolit, b) struktur seperti lembaran *sheet-like structure*, dengan bentuk kristal *platy* atau tabular biasanya dengan *basal cleavage* contoh: heulandit, c) struktur rangka dimana kristal yang ada memiliki *dimensi* hampir sama contoh: kabisat. Zeolit mempunyai kerangka terbuka sehingga memungkinkan untuk

<sup>16</sup>Rodhi Shaputra, “ Pemanfaatan Zeolit Sintesis Sebagai Alternatif Pengolahan Limbah Industri” (Universitas Gajah Mada, 2006) h.1.


<sup>17</sup>Hay R. L. *Zeolites dan Zeolitic reactions in sedimentary rocks*, vol. 46 (California: The Geological Society Of America Speed. 2008). h. 279.

melakukan adsorpsi Ca bertukar dengan  $2(\text{Na}, \text{K})$  atau Ca Al dengan (Na, K) Si. Morfologi dan struktur kristal yang terdiri dari rongga-rongga yang berhubungan dengan segala arah menyebabkan permukaan zeolit menjadi luas. Morfologi ini terbentuk dari unit dasar pembangunan dasar primer yang membentuk unit dasar pembangunan sekunder.<sup>18</sup>

Kerangka alumina silikat merupakan inti struktur zeolit secara keseluruhan dan terdiri dari tiga unit pembangunan yaitu:<sup>19</sup>

**a. Unit pembangunan primer**

Satuan pembangunan primer yang merupakan bagian terkecil dari kerangka zeolit yang terdiri dari  $(\text{SiAl})\text{O}_4$  dimana atom Si/Al terletak pada pusat tetrahedral dan atom O pada keempat sudut tetrahedralnya.




**Gambar 2.5 Unit pembangun primer.**

**b. Unit pembangunan sekunder**

Unit ini merupakan gabungan dua, tiga, empat atau lebih tetrahedral untuk membentuk lapisan tunggal atau rantai cincin.

<sup>18</sup>Richard Malling Barrer. *Zeolites and Clay Minerals as Sorbents And Molecular Sieves*. h. 25


<sup>19</sup>Richard Malling Barrer. *Zeolites and Clay Minerals as Sorbents And Molecular Sieves*. h. 25.



**Gambar 2.6 Unit Pembangun Sekunder**

**d. Unit-unit polihedral simetris**

Unit-unit pembanguan sekunder saling berhubungan membentuk suatu polihedral yang merupakan struktur kristal zeolit



**Gambar 2.7 Unit-unit polihedral zeolit.**<sup>20</sup>

### 3. Macam-Macam Zeolit

Menurut cara pembentukannya, zeolit dibedakan menjadi dua yaitu: zeolit alam dan zeolit sintetis. Zeolit alam terbentuk karena adanya perubahan alam

<sup>20</sup>Muh Ismail. "Struktur Pembangun Zeolit Pada Proses Desalinasi Air Laut". *Skripsi* (Makassar: Fak FMIPA UNM. 2012). h. 29.

(zeolitisasi), sedangkan zeolit sintetis terbentuk sebagai hasil rekayasa manusia sesuai kebutuhan secara proses kimia, umumnya melalui proses hidrotermal.

a. Zeolit alam

Zeolit alam terbentuk karena adanya proses kimia dan fisika yang kompleks dari batu-batuan yang mengalami berbagai macam perubahan di alam. Para ahli geokimia dan mineralogi memperkirakan bahwa zeolit ini berasal dari gunung berapi yang membeku menjadi batuan vulkanik, batuan sedimen dan batuan mnetamorfosa yang selanjutnya mengalami proses pelapukan karena pengaruh panas dan dingin sehingga terbentuk mineral zeolit.<sup>21</sup>

b. Zeolit sintetis

Zeolit yang pertama kali yang disintesis adalah mordenit yang berhasil dilakukan oleh Barrer bahwa zeolit sintetis dibuat dalam larutan beralkali tinggi pada temperatur sampai 200°C. Zeolit buatan ini banyak digunakan untuk keperluan industri karena dapat direkayasa sesuai kebutuhan. Sifatnya tergantung dari perbandingan jumlah Si dan Al yang terkandung. Oleh karena itu, zeolit buatan diklasifikasikan menurut jumlah Si atau Al yang terkandung didalamnya antara lain:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Dewi Yuanita Lestari, "Kajian Modifikasi Dan Karakterisasi Zeolit Alam Dari Berbagai Negara", *Jurnal Ilmu Dasar* 3. no. 2 (2010): h. 1.

<sup>22</sup>Dewi Yuanita Lestari, "Kajian Modifikasi Dan Karakterisasi Zeolit Alam Dari Berbagai Negara. h. 3.

1) Zeolit kadar Si rendah

Zeolit ini mempunyai pori-pori, komposisi dan saluran rongga optimum kadar maksimum Al tercapai bila perbandingan Si/Al mendekati 1 dan keadaanya menyebabkan daya pertukaran ion dari zeolit maksimum.

Zeolit jenis ini efektif digunakan dalam pemisahan atau pemurnian.

2) Zeolit Si (tanpa Al)


Zeolit Si ini tidak mengandung Al sama sekali atau tidak mempunyai sifat kationik sama sekali. Sifatnya adalah *hidrofilik-hidrofobik* sehingga dapat mengeluarkan atau memisahkan suatu molekul organik dari suatu campuran air.

#### 4. Karakteristik dan Komposisi Zeolit

a. Karakteristik zeolit

Karakteristik zeolit merupakan faktor yang dipandang perlu dalam pemamfaatannya. Tujuan karakterisasi untuk mengetahui berbagai macam kandungan zeolit yang terdapat di Indonesia misalnya pada golongan laumontid yang mengandung kation Ca terbanyak. Golongan modernit mengandung komponen utama kation Ca atau Na sedangkan golongan klinoptilolit mengandung komponen utama kation Na misalnya : klinoptilolit  $(\text{Na}_6) [\text{AlO}_2]_6(\text{SiO}_2)_{30}]_{24}\text{H}_2\text{O}$ . Jenis zeolit ini biasa digunakan untuk memisahkan 99% amoniak/amonium dari limbah industri.

Klinoptilolit juga dapat memisahkan logam berat (Pb,Cu,Cd,Zm,Co,Ni, dan Hg) baik dalam limbah industri atau tanah pertanian.<sup>23</sup>



Gambar 2.8 Struktur stereotip klinoptilolit.<sup>24</sup>

#### b. Komposisi Zeolit

Menurut Sukandarumidi 1998, dalam bukunya bahan galian industri komposisi setiap kilogram zeolit yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

Tabel 2.2 Beberapa contoh komposisi setiap kilogram Zeolit.

Senyawa	Kandungan
SiO	694,80 gram
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	26,70 gram
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20,00 gram
CaO	16,50 gram
MgO	3,30 gram
Na <sub>2</sub> O	11,40 gram
K <sub>2</sub> O	28,40 gram
TiO <sub>2</sub>	2,40 gram

<sup>23</sup>Aslina Br, dkk. "Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung". *Teknologi Bahan Nuklir* 3. No. 1 (2007): h. 1

<sup>24</sup>Aslina Br, dkk. "Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung". h. 1

<sup>25</sup>Sukandarumidi, *Bahan Galian Industri*. h. 39.

## 5. Proses pengolahan zeolit

Proses komersial yang pertama dilakukan berdasar atas sintesis laboratorium yang asli menggunakan hidrogel yang amorf. Pengolahan zeolit secara garis besar dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu preparasi dan aktivasi.<sup>26</sup>

Tahap preparasi zeolit diperlakukan sedemikian rupa agar mendapatkan zeolit yang siap olah. Tahap ini berupa pengecilan ukuran dan pengayakan. Tahap ini dapat menggunakan mesin secara keseluruhan atau dengan cara konvensional. Aktivasi zeolit dapat dilakukan dengan cara pemanasan atau penambahan pereaksi kimia baik asam maupun basa :

- a. Aktivasi secara fisika pemanasan. Zeolit dikeringkan dalam pengering putar menggunakan bahan umpan yang mempunyai kadar air sekitar 40% dengan suhu tetap  $230^{\circ}\text{C}$  dan waktu pemanasan selama tiga jam.
- b. Penambahan pereaksi kimia dilakukan di dalam bak pengaktifan dengan NaOH, HCl, dan  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Ini dimaksudkan untuk memperoleh temperatur yang dibutuhkan dalam aktivasi. Zeolit yang telah diaktivasi perlu dikeringkan terlebih dahulu. Pengeringan ini dapat dilakukan dengan cara menjemurnya di bawah sinar matahari atau dengan cara dimasukkan ke dalam tanur.<sup>27</sup>

Aktivasi zeolit merupakan proses untuk menaikkan kapasitas adsorpsi sehingga diperoleh sifat yang diinginkan sesuai dengan penggunaannya. Tujuan

---

<sup>26</sup>Purwadi, B. "Pemanfaatan Zeolit Alam Indonesia Sebagai Adsorben Limbah Cair Dan Media Fluidasi Dalam Kolom Fluidasi". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Teknik* 10. no. 1 (1998): h. 13.

<sup>27</sup>Wahyu Nugroho. "Removal Klorida TDS Dan Besi Pada Air Payau Melalui Penukar Ion Dan Filtrasi Campuran Zeolit Aktif Dengan Karbon Aktif". *Jurnal Teknik Waktu* 11. no. 1 (2013): h. 5.

aktivasi zeolit adalah untuk menghasilkan permukaan yang lebih luas melalui pembentukan struktur berpori serta menghilangkan senyawa-senyawa pengotor yang terkandung dalam zeolit tersebut misalnya Na, K, Ca dan Fe. Keberadaan pengotor-pengotor tersebut dapat mengurangi aktivitas dari zeolit sebagai katalis, adsorben atau aplikasi lainnya. Untuk itu, biasanya dilakukan aktivasi dan modifikasi terlebih dahulu.<sup>28</sup>

Penelitian Yurianto (2001) menunjukkan bahwa kemampuan zeolit dalam menyerap  $\text{NH}_3$  semakin meningkat dengan meningkatnya konsentrasi HCl untuk aktivasi zeolit. Andi Binawati (2003) yang mengaktivasi zeolit menggunakan HCl pada 2,5 N memberi hasil yang optimal terhadap daya adsorpsi zeolit dengan kesadahan air  $\text{Ca}^{2+}$  yang tersisa 5,82 ppm dari 21,83 ppm. Penelitian yang dilakukan Setyawan (2003) menunjukkan bahwa katalis zeolit asam Hidrotenal Impregnasi Logam Cr mempunyai aktivitas katalis terbaik pada proses konversi fenol dan dibandingkan dengan katalis jenis zeolit alam.<sup>29</sup>

Pada penelitian ini akan digunakan HCl sebagai aktivator. Aktivasi menggunakan HCl bertujuan untuk melepaskan oksida-oksida logam yang menutupi rongga rongga zeolit sekaligus menggantikan logam-logam penyeimbang muatan dengan ion  $\text{H}^+$ . Setelah itu ion  $\text{H}^+$  dinetralkan dengan cara dicuci dengan aquades sampai dengan pH netral 7. Kemudian aktivasi dilanjutkan dengan pemanasan pada

---

<sup>28</sup>Setyawan. "Pengaruh Perlakuan Asam Hidrotermal Dan impregnasi Logam Kromium Pada Zeolit Alam Dalam Preparasi Katalis". *Jurnal Ilmu Dasar* 3. no. 2 (2002): h. 9.

<sup>29</sup>Mutngimaturohmah. "Aplikasi Zeolit Alam Terdealuminasi Dan Termodifikasi HDTMA Sebagai Adsorben Fenol". *Skripsi* (Semarang: Fak. MIPA Universitas Diponegoro. 2007).h. 5.

suhu 300°C untuk menghilangkan zat-zat pengotor sekaligus dapat memperluas permukaan zeolit dan menambah ukuran pori-pori permukaan zeolit.<sup>30</sup>

## 6. Sifat sifat zeolit

Sifat kimia zeolit adalah sebagai berikut:

### a. Dehidrasi

Dehidrasi bertujuan untuk melepaskan molekul air dari kisi kristal sehingga terbentuk suatu rongga dengan permukaan yang lebih besar dan tidak lagi terlindungi oleh sesuatu yang berpengaruh terhadap proses adsorpsi. Jumlah molekul air sesuai dengan jumlah pori-pori atau volume yang hampa dan akan terbentuk bila unit sel kristal zeolit tersebut dipanaskan. Dehidrasi molekul air dapat terjadi karena pemanasan zeolit sampai 350°C sehingga memungkinkan adsorpsi reversibel molekul-molekul yang kecil dari garis tegak saluran itu.<sup>31</sup>

### b. Penyerapan

Dalam keadaan normal ruang hampa dalam kristal zeolit terisi oleh molekul air yang berada disekitar kation. Bila zeolit dipanaskan maka air

---

<sup>30</sup>Harjanto S. “ *Lempung Zeolit Dolomit Dan Magnesit Sifat dan Fisik Cara Terjadi Dan Penggunaannya*. (Jakarta:SDM Dirjen Geologi Departemen Pertambangan Dan Sumber Energi Indonesia, 1987), h. 108

<sup>31</sup>Dian Kusuma Rini. “Optimasi Aktivasi Zeolit Alam Untuk Dehumidifikasi”. *Skripsi* (Semarang: Fak. TeknikUniversitas Diponegaoro. 2010). h. 18.

tersebut akan keluar. Zeolit yang telah dipanaskan dapat berfungsi sebagai penyerap gas atau cairan.<sup>32</sup>

c. Penukar ion

Ion-ion pada rongga berguna untuk menjaga kenetralan zeolit. Ion-ion ini dapat bergerak bebas sehingga pertukaran ion yang terjadi tergantung dari ukuran dan muatan maupun jenis zeolitnya. Sifat sebagai penukar ion dari zeolit antara lain tergantung pada sifat kation, suhu dan jenis anion.<sup>33</sup>

d. Katalis

Zeolit sebagai katalis hanya mempengaruhi laju reaksi tanpa mempengaruhi keseimbangan reaksi karena mampu menaikkan perbedaan lintasan molekulnya dari reaksi. Katalis berpori dengan pori-pori sangat kecil akan memuat molekul-molekul kecil tetapi mencegah molekul besar masuk.

e. Penyaring/Pemisah

Zeolit sebagai penyaring molekul maupun pemisah atas perbedaan bentuk, ukuran dan polaritas molekul yang disaring. Sifat ini disebabkan oleh zeolit mempunyai ruang hampa yang cukup besar. Molekul yang berukuran lebih kecil dari ruang hampa dapat melintas sedangkan yang berukuran lebih besar hampa akan ditahan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Aslina Br, dkk. "Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung. h. 21.

<sup>33</sup>Aslina Br, dkk. "Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung. h. 21.

<sup>34</sup>Aslina Br, dkk. "Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung. h. 22.

f. Daya serap

Dalam keadaan normal maka ruang-ruang rongga dalam kristal zeolit terisi oleh molekul air bebas yang membentuk bulatan di sekitar kation. Bila kristal tersebut dipanaskan selama beberapa jam, biasanya pada temperatur 200-300<sup>0</sup>C, tergantung dari jenis mineral zeolitnya, maka molekul-molekul air pada rongga-rongga tersebut akan keluar, sehingga zeolit yang bersangkutan dapat berfungsi sebagai penyerap gas atau cairan.<sup>35</sup>

Daya serap mineral zeolit tergantung dari jumlah ruang kosong dan luas permukaan. Molekul air yang terdapat dalam rongga-rongga saluran masuk yang diperkirakan dapat mencapai jumlah 10-25% dari berat zeolitnya, bila dikeluarkan maka molekul-molekul yang mempunyai garis tengah lebih kecil dari saluran masuk pada zeolit, akan dapat diserap ke bagian permukaan dari pusat rongga tersebut. Molekul-molekul yang lebih besar dari saluran rongga, tidak akan dapat masuk ke dalamnya.<sup>36</sup>

## 7. Pengolahan dan Pemanfaatan Zeolit

Agar dapat dimanfaatkan zeolit harus mempunyai spesifikasi tertentu berkaitan dengan hal tersebut kualifikasi zeolit ditentukan oleh daya serap, daya tukar kation (KTK) maupun daya katalis. Oleh sebab itu untuk memperoleh zeolit dengan

---

<sup>35</sup>Aslina Br, dkk. "Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung. h. 22.

<sup>36</sup>Aslina Br, dkk. "Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung. h. 22.

kemampuan tinggi diperlukan beberapa pengolahan. Menurut Ramli, 2002, seperti preparasi dan aktivasi dengan asam, basa dan lain sebagainya. Aktivasi asam menyebabkan terjadinya dealkalinisasi yang menyebabkan bertambahnya luas permukaan zeolit karena berkurangnya pengotor yang menutupi pori-pori zeolit. Luas permukaan yang bertambah diharapkan meningkatkan kemampuan zeolit dalam proses penjerapan.

### **8. Dealuminasi**

Dealuminasi merupakan proses pelepasan atom Al dari zeolit. Proses dealuminasi merupakan suatu metode untuk menjaga stabilitas struktur pori dan menghilangkan alumina dari *framework* zeolit agar katalis ini tidak mudah mengalami deaktivasi dan dealuminasi dilakukan untuk mengoptimalkan kandungan Aluminium dalam zeolit sehingga lebih stabil pada suhu tinggi. Dealuminasi juga dimaksudkan untuk mengontrol aktivitas keasaman maupun selektivitas zeolit. Perbandingan antara silika dan alumina yang tinggi menyebabkan aktivitas adsorpsi meningkatkan jumlah gugus asam Bronsted-Lowry dari zeolit yang akan bertambah dengan bertambahnya kandungan aluminium di dalamnya. Dealuminasi pada zeolit dapat dilakukan salah satunya dengan cara mereaksikannya dengan larutan asam, misalnya  $\text{HNO}_3$ ,  $\text{HCl}$ , atau  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Aluminium dalam zeolit dapat terekstrak dengan penambahan asam. Perlakuan asam pada dasarnya untuk meningkatkan rasio Si/Al.

larutan HCl dapat mengekstrak aluminium dalam zeolit karena HCl dapat bereaksi dengan alumina.<sup>37</sup>

Meningkatnya rasio Si/Al setelah dealuminasi akan meningkatkan sisi aktif dari zeolit itu sendiri. Gugus asam ini merupakan situs yang berfungsi sebagai sisi aktif pada zeolit. Dengan meningkatnya gugus asam berarti juga meningkatkan keaktifan zeolit. Pada percobaan ini dealuminasi dilakukan dengan penambahan HCl. Selain menyebabkan terjadinya dealuminasi, penambahan asam ini dapat membersihkan permukaan pori, membuang senyawa pengotor dan mengatur kembali letak atom yang dipertukarkan.<sup>38</sup>


Pengaruh proses dealuminasi terhadap keasaman zeolit dapat diketahui dengan membandingkan nilai keasaman zeolit yang mengalami dealuminasi (Zeolit Alam /ZA) dengan Zeolit Alam yang mengalami dealuminasi (Zeolit Alam Aktif /ZAA).



---

<sup>37</sup>Trisunaryanti. "Pengaruh Proses Dealuminasi Terhadap Keasaman Mordenit". (Jakarta: 1991)h. 5.

<sup>38</sup>*Ibid*



Gambar 2.10 Dealuminasi Zeolit.<sup>39</sup>

## 9. Adsorpsi Penukar ion

Istilah penukar ion secara umum diartikan sebagai pertukaran ion-ion bermuatan (listrik) yang sama antara satu larutan dengan suatu bahan padatan yang sangat tidak dapat larut dalam larutan. Apabila ion yang dipertukarkan adalah positif (kation) disebut dengan penukar kation, sedangkan apabila yang dipertukarkan adalah negatif (anion) disebut penukar anion. Penukar kation memiliki anion yang melekat secara permanen pada suatu matriks atau kerangka penukar yang disebut ion tetap dan ion ini tidak dapat lolos ke larutan, sebaliknya penukar anion memiliki kation yang melekat secara permanen pada suatu matriks atau kerangka.<sup>40</sup>

Kenetralan listrik pada matriks dipertahankan dengan adanya ion yang dapat ditukar, dimana ion ini terikat secara permanen pada matriks penukar yang disebut

<sup>39</sup>Mutngimaturohmah. "Aplikasi Zeolit Alam Terdealuminasi Dan Termodifikasi HDTMA Sebagai Adsorben Fenol". h. 8.

<sup>40</sup>Besset, dkk. *Buku Ajar Vogel Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik Edisi 4*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.1994.

ion lawan. Pada penukar kation, ion tetapnya adalah anion sedangkan lawannya merupakan suatu kation lain. Penukar tersebut bersifat stoikiometri, artinya suatu muatan positif meningkatkan kerangka untuk setiap satu muatan yang masuk. Misalnya satu mol  $H^+$  digantikan oleh satu mol  $Na^+$ , sedangkan dua mol  $H^+$  digantikan dengan satu mol  $Ca^{2+}$  dan sebagainya.<sup>41</sup>

Pada penelitian Jamali Desalinasi Air Payau Menggunakan SMZ, proses pertukaran ion dapat digunakan sebagai proses desalinasi untuk memperoleh air minum. Untuk resin penukar ion atau mineral penukar ion harus mempunyai kapasitas tukar yang tinggi, keperluan asam dan basa untuk regenerasi hendaknya murah dan pencucian resin setelah regenerasi hendaknya memerlukan air yang sedikit sehingga tidak banyak mengurangi kapasitas operasi resin.<sup>42</sup>

### **B. Air Laut**

Air laut adalah air dari laut atau samudra. Air laut memiliki kadar garam rata-rata 3,5% yang artinya dalam 1 liter (1000 mL) air laut terdapat 35 gram NaCl. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral yang terdapat di dalam batu-batuan misalnya natrium, kalium dan kalsium. Apabila air sungai mengalir ke lautan maka air tersebut membawa garam. Ombak laut yang terjadi pada pantai juga menghasilkan garam pada batu-batuan. Zat terlarut meliputi garam-garam

---

<sup>41</sup>Underwood, A.L dan R.A Day. *Kimia Analisis Kuantitatif*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999).

<sup>42</sup>Adil Jamali, dkk. "Desalinasi Air Payau Menggunakan Surfactant Modified Zeolit (SMZ)", *Laporan Hasil Penelitian*. (Lampung: UPT. Balai Pengolahan Mineral Lampung-LIPI, 2007), h. 1.

anorganik sementara senyawa-senyawa organik berasal dari organisme hidup dan gas-gas terlarut.<sup>43</sup>

**Tabel 2.3. Komposisi Air Laut (Azis Mirwan, 2008, h. 1)**

No	Rata-rata konsentrasi ion pada air laut	
	Ion	Persen (%) berat
1.	Klorida (Cl <sup>-</sup> )	18,98
2.	Natrium (Na <sup>+</sup> )	10,556
3.	Sulfat (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	2,649
4.	Magnesium (Mg <sup>2+</sup> )	1,272
5.	Kalsium (Ca <sup>2+</sup> )	0,400
6.	Kalsium (K <sup>+</sup> )	0,380
7.	Bikarbonat (HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	0,140
8.	Bromine (Br.)	0,065
9.	Borate (H <sub>2</sub> BO <sub>3</sub> )	0,026
10.	Stronsium (Sr <sup>2+</sup> )	0,031

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa terdapat 10 jenis ion pada air laut. Dan dari jumlah tersebut konsentrasi klor dan natrium terdapat dalam jumlah yang sangat tinggi. Hal inilah yang menyebabkan tingginya salinitas air laut. Di samping itu sulfat, magnesium (Mg), kalsium (Ca), dan kalium (K) juga terdapat dalam konsentrasi yang cukup tinggi dibandingkan unsur lainnya. Ini membuktikan bahwa kandungan garam yang terdapat dalam air laut cukup tinggi.<sup>44</sup>

Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air serta salinitas juga dapat mengacu pada kandungan garam dalam tanah.

<sup>43</sup> Azis Mirwan, *Air Laut* (Jakarta: UI Press, 2008). h. 1.

<sup>44</sup> Azis Mirwan, *Air Laut* . h. 2.

Tabel 2.4 Salinitas Air Laut

Salinitas Air Laut Berdasarkan Persentase Garam Terlarut			
Air Tawar	Air Payau	Air Saline	Brine
< 0,05 %	0,05-3%	3-5%	> 5%

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya salinitas air laut yaitu:

- 1) Penguapan yang besar maka salinitas semakin tinggi sebaliknya semakin kecil penguapan maka salinitasnya semakin rendah.
- 2) Curah hujan yang besar maka salinitasnya semakin rendah sebaliknya semakin kecil curah hujan maka salinitasnya semakin tinggi.
- 3) Jika semakin banyak air sungai yang bermuara ke laut maka salinitasnya air laut tersebut akan semakin rendah.
- 4) Arus laut yang dipengaruhi arus panas maka salinitasnya akan naik sebaliknya laut yang dipengaruhi arus dingin maka salinitasnya akan turun (rendah).<sup>45</sup>

Pada penyebaran salinitas secara horizontal

- 1) Daerah Ekuator mempunyai temperatur tinggi, curah hujan tinggi maka salinitasnya rendah (34-35%).
- 2) Daerah Lintang  $20^0$  -  $25^0$  LU/LS penguapan tinggi, curah hujan rendah maka salinitasnya tinggi (36 – 37%).
- 3) Daerah Lintang sedang penguapan kurang, curah hujan rendah (33 – 35%).
- 4) Daerah Kutub memiliki temperatur rendah, penguapan kecil, adanya pencairan es maka salinitasnya rendah (32 – 34%).<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Dharma, "Pengukuran Salinitas Air Laut Dan Peranannya Dalam Ilmu Kelautan", *Oseana* 11.no. 1 (2009): h. 1.

Berikut ini beberapa contoh laut yang mempunyai salinitas yang berbeda karena dipengaruhi oleh keadaan setempat dan lautnya tertutup

- 1) Laut merah. Tidak terdapat sungai yang bermuara ke laut tersebut dan curah hujan relatif kecil maka salinitas air lautnya tinggi (40 – 41%).
- 2) Laut tengah. Banyak air sungai dari laut hitam kemudian masuk ke tengah maka salinitas air lautnya tidak terlalu tinggi (37 – 39%).
- 3) Laut mati. Terletak di daerah Arid lautnya sempit tidak berlepasan sehingga salinitas air lautnya tinggi (250 – 400%).
- 4) Laut hitam. Penguapan kurang dan banyak sungai yang bermuara sehingga salinitasnya rendah (17- 18%).
- 5) Laut baltik. Penguapan kurang dan banyak sungai yang bermuara, pencairan es/salju maka salinitas air lautnya rendah (3 – 4%).<sup>47</sup>

Penyebaran salinitas secara vertikal yaitu:

- 1) Pada air laut terjadi penguapan baik karena adanya angin dan perbedaan temperatur antara air dan udara (temperatur air lebih tinggi dibandingkan temperatur udara) atau disebabkan kelembaban udara kecil maka salinitas biasanya besar.
- 2) Semakin ke bawah maka salinitas semakin kecil karena temperaturnya rendah pada kedalaman 800 – 1200 meter maka salinitasnya semakin kecil.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Dharma, “Pengukuran Salinitas Air Laut Dan Peranannya Dalam Ilmu Kelautan. h. 2.

<sup>47</sup>Dharma, “Pengukuran Salinitas Air Laut Dan Peranannya Dalam Ilmu Kelautan. h. 2.

<sup>48</sup>Dharma, “Pengukuran Salinitas Air Laut Dan Peranannya Dalam Ilmu Kelautan. h. 2.

### ***C. Metode Difraksi Sinar X (X-Ray Diffraction)***

Difraksi sinar X merupakan metode analisis didasarkan pada interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik sinar X. Kegunaan metode sebagai penentu struktur kristal yaitu bentuk dan ukuran sel satuan kristal, pengindeksan bidang kristal dan jumlah atom per sel satuan. Analisa kimia yaitu identifikasi kristal pada pemurnian hasil sintesis dan deteksi senyawa baru.

Metode difraksi pada sampel berbentuk serbuk halus digunakan secara luas karena semua bidang kristal yang ada dapat terorientasi sedemikian rupa sehingga dapat mendifraksi sinar X. Susunan alat difraksi sinar X sebagai berikut:

- 1) Tabung sinar X merupakan tempat produksi sinar X berisi katoda filamen tungsten (W) sebagai sumber electron dan anoda yang berupa logam target.
- 2) Goniometer bergerak memutar selama alat dioperasikan dan alat ini satu unit dengan tempat sampel dan detektor.
- 3) Tempat sampel berupa lempeng logam atau plat kaca yang cekung atau berlubang ditengahnya dimana sampel serbuk diisi. Sampel akan berputar bersama goniometer dan membentuk sudut terhadap sinar X yang datang.
- 4) Detektor gas berisi gas yang sensitif terhadap sinar X katoda dan anoda. Atom-atom gas terionisasi saat terkena sinar X membentuk elektron yang menuju katoda dan kation menuju anoda sehingga menghasilkan arus listrik dan dihitung oleh *Scaler and Counter*.
- 5) Difraktometer berfungsi mendeteksi posisi sudut difraksi dan intensitasnya.

- 6) Rekorder berfungsi menampilkan keluaran berupa pola difraksi atau difraktogram yang menyatakan hubungan antara intensitas dengan sudut difraksi.<sup>49</sup>



Gambar 2.11 X-Ray

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

---

<sup>49</sup>Endang, *Hand Out Metode Difraksi Sinar X* (Yogyakarta: Kimia Analitik FMIPA Universitas Gajah Mada, 2003). h. 98.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat***

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari sampai Juni 2014 di Laboratorium Kimia Anorganik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Penelitian UNM Makassar.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah difraktometer sinar X model 74.000 X Quantometer, tanur, grain size ukuran 40 mesh dan 100 mesh, konduktometer, pH meter, turbidimeter, neraca analitik, hot plate, spatula, aluminium foil, corong, lumpang dan alu serta alat-alat gelas lainnya.

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah zeolit alam yang diperoleh secara komersial, asam klorida (HCl), air laut, kertas saring dan aquadest.

#### ***C. Prosedur Penelitian***

##### **1. Preparasi Sampel**

Zeolit alam yang digunakan adalah zeolit yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Sulawesi Selatan. Zeolit alam digerus kemudian

diayak menggunakan ayakan dengan ukuran 40 mesh dan 100 mesh. Selanjutnya material ini digunakan sebagai bahan awal untuk penukar ion pada desalinasi air laut.

## **2. Karakterisasi Sampel**

Untuk mengetahui tentang jenis mineral dan tingkat kristalisasi struktur penyusun sampel, karakterisasi dilakukan dengan menggunakan alat difraktometer sinar X -74.000 X kuantometer. Menimbang sampel sebanyak 4 gram kemudian memasukkan kedalam wadah, setelah itu memasukkan kembali kedalam alat mesin giling selanjutnya memasukkan kedalam mesin press setelah dipress memasukkan kedalam alat X-Ray.

## **3. Aktivasi Sampel dengan Asam**

Sebanyak 50 gram zeolit alam hasil ayakan 40 mesh dicampurkan dengan 500 mL larutan HCl dengan konsentrasi 0,2 N 0,6 N dan 1 N. Campuran dipanaskan sambil diaduk selama 1 jam sampai mendidih. Campuran kemudian didinginkan, disaring menggunakan kertas saring dan dicuci dengan aquades sampai pH 6-7. Residu dikeringkan dalam tanur pada temperatur 300<sup>0</sup>C selama 1 jam yang selanjutnya disebut dengan penukar ion dan adsorben. Penukar ion dan adsorben zeolit hasil perlakuan kemudian dipergunakan untuk menurunkan salinitas air laut dengan penukar ion. Perlakuan yang sama untuk zeolit hasil ayakan 100 mesh.

#### **4. Pengambilan Sampel**

Sampel yang digunakan sebagai material utama pada penelitian ini adalah air laut yang berasal dari Desa Puntondo Kabupaten Takalar yang peroleh secara teknik sampling. Titik pengambilan air laut berjarak 250 meter dari pinggir pantai yang diambil menggunakan kapal nelayan. Jarak dari pinggir pantai menggunakan tali rafia yang telah diukur sepanjang 250 meter . Sampel air laut yang diambil berada pada kedalam 5 meter pengambilan air dilakukan menggunakan pipa yang berukuran 5 meter dan pompa sebagai alat penghisap air laut


#### **5. Air Laut dengan Zeolit yang telah diaktivasi Asam dengan Metode Kolom**

Pada perlakuan waktu kontak air dengan menggunakan zeolit yang telah diaktivasi dengan HCl sebelumnya harus diketahui besar salinitas air laut menggunakan alat salinitas konduktometer agar dapat digunakan sebagai perbandingan pada saat diperoleh hasil saringan.

Setelah salinitas air laut diketahui maka yang pertama dilakukan yaitu 15 gram zeolit aktif ukuran 40 mesh dimasukkan kedalam kolom kemudian menambahkan 500 mL air laut, menyaring dengan menggunakan kertas saring dihasilkan berupa air tawar selanjutnya mengukur penurunan salinitas dengan menggunakan alat konduktometer. Kemudian mengukur pH air tawar. Setelah itu mengukur kekeruhan menggunakan alat turbidimeter. Perlakuan yang sama pada ukuran 100 mesh.

## 6. Air Laut dengan Zeolit Tanpa Aktivasi dengan Metode Kolom.

Sebanyak 15 gram zeolit tanpa aktivasi ukuran 40 mesh dimasukkan kedalam kolom kemudian menambahkan 500 mL air laut, menyaring dengan menggunakan kertas saring dihasilkan berupa air tawar selanjutnya mengukur penurunan salinitas dengan menggunakan alat konduktometer. Kemudian mengukur pH air tawar. Setelah itu mengukur kekeruhan menggunakan alat turbidimeter. Perlakuan yang sama pada ukuran 100 mesh.



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***


Hasil pengamatan pada penelitian ini meliputi zeolit yang telah melalui proses ayakan, zeolit sebelum dan sesudah aktivasi dilakukan dengan menggunakan alat X-Ray untuk mengetahui komposisi yang terkandung dalam zeolit. Desalinasi air laut dengan salinitas awal 15% konsentrasi HCl yang digunakan sebagai bahan aktivasi. Zeolit dalam penelitian ini divariasikan dari ukuran ayakan 40 mesh dan 100 mesh pada konsentrasi dari 0,2 N 0,6 N dan 1 N yang dilakukan secara triplo (A, B dan C) dan zeolit tanpa aktivasi dari hasil ayakan 40 mesh dan 100 mesh.

#### **B. Karakterisasi zeolit**

Sampel zeolit alam yang digunakan sebagai material awal dalam penelitian ini adalah zeolit alam yang berasal dari CV. Sumber Rezeky Kota Makassar. Zeolit alam yang diperoleh merupakan batuan zeolit yang berwarna hijau keabu-abuan. Zeolit ini selanjutnya disebut dengan zeolit alam. Analisis mineral zeolit alam meliputi penentuan jenis mineral menyusun zeolit dengan menggunakan difraksi sinar-X (XRF) yang dilakukan di Laboratorium Instrumen Tonasa di Kabupaten Pangkep. Difraksi sinar X sampel zeolit alam pada (Tabel 4.1) memberikan informasi tentang jenis mineral dan tingkat kristalinitas struktur komponen penyusun sampel.

Tabel 4.1 Senyawa penyusun zeolit sebelum dan sesudah aktivasi dengan HCl

SENYAWA	SEBELUM AKTIVASI (%)	SETELAH AKTIVASI (%)
Kalsium oksida (CaO)	17.92	17.43
Silikon (II) Oksida (SiO <sub>2</sub> )	66.42	71.91
Aluminium (III) Oksida Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.11	12.14
Besi (III) Oksida (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	2.24	2.04
Magnesium Oksida (MgO)	1.07	0.84
Kalium Oksida (K <sub>2</sub> O)	1.8	1.68
Sulfat (SO <sub>3</sub> )	0.03	0.03
Natrium Oksida (Na <sub>2</sub> O)	0.51	0.27
Linguistics Systemic Functional	8.83	8.03
Silika Modulus (SM)	4.33	5.07
Alumina Modulus (AM)	5.85	5.96
Jumlah (SUM)	118.32	120.93



Gambar 4.1 Grafik senyawa penyusun zeolit

Berdasarkan grafik diatas maka perbandingan Si/Al (Si = 66.42) (Al = 13.11) sebelum aktivasi adalah 5.066% kemudian setelah aktivasi perbandingan Si/Al (Si = 71.91) (Al = 12.14) adalah 5.923%. Hal ini terjadi karena adanya proses dealuminasi dimana ketika Aluminium turun maka Al tersebut melepaskan pori maka yang menyebabkan Silika naik sehingga rongga pada zeolit akan semakin besar.


### C. Tabel Hasil Penelitian

#### a. Desalinasi Ukuran 40 Mesh

Desalinasi air laut dilakukan untuk menurunkan kadar garam pada air laut dengan menggunakan zeolit 40 mesh yang telah melalui proses ayakan, penambahan larutan asam, pencucian dan pemanasan sehingga zeolit ukuran 40 mesh tersebut aktif setelah melalui beberapa tahap. Untuk menurunkan salinitas air laut perlakuan awal yaitu 500 mL air laut ditambahkan dengan 15 gram zeolit yang telah diaktivasi HCl dengan konsentrasi 0,2 N, 0,6 N dan 1 N dengan salinitas awal air laut 15% selajutnya melalui proses metode kolom.

Tabel 4.2. Desalinasi air laut 40 mesh menggunakan zeolit yang telah diaktivasi HCl pada suhu 29,3°C dengan salinitas awal 15%.

Ukuran Zeolit (Mesh)	HCl (N)	Salinitas (%)							
		Setelah dikontakkan				Total Penurunan			
		A	B	C	Rata-Rata	A	B	C	Rata-rata
40	0,2	13,4	13,3	13,3	13,33	1,6	1,7	1,7	1,66
40	0,6	13,6	13,4	13,5	13,5	1,4	1,6	1,5	1,5
40	1	13,8	13,7	13,8	13,76	1,2	1,3	1,2	1,23




Gambar 4.2 Grafik ukuran 40 Mesh

b. Desalinasi Ukuran 100 Mesh

Desalinasi air laut dilakukan untuk melakukan penurunan kadar garam pada air laut dengan menggunakan zeolit pada metode kolom flash yang dilakukan secara triplo yaitu 500 mL air laut ditambahkan dengan 15 gram zeolit yang telah diaktivasi HCl dengan konsentrasi 0,2 N, 0,6 N dan 1 N dengan salinitas awal air laut 15%

**Tabel 4.3 Desalinasi air laut menggunakan zeolit yang telah diaktivasi HCl pada suhu 29,3<sup>o</sup>C dengan salinitas awal 15%.**

Ukuran Zeolit (Mesh)	HCl (N)	Salinitas (%)							
		Setelah dikontakkan				Total Penurunan			
		A	B	C	Rata- Rata	A	B	C	Rata- rata
100	0,2	12,3	12,2	12,3	12,26	2,7	2,8	2,7	2,73
100	0,6	12,0	12,0	12,1	12,03	3,0	3,0	3,0	3,0
100	1	11,6	11,7	11,6	11,63	3,4	3,3	3,4	3,36




Gambar 4.3 Grafik ukuran 100 Mesh

c. Desalinasi Ukuran 40 dan 100 Mesh Tanpa Aktivasi

Desalinasi air laut dilakukan untuk melakukan penurunan kadar garam pada air laut dengan menggunakan zeolit pada metode kolom flash yaitu 500 mL air laut ditambahkan dengan 15 gram zeolit tanpa aktivasi.

Tabel 4.4 Desalinasi air laut menggunakan zeolit yang tanpa diaktivasi HCl pada suhu  $29,9^{\circ}\text{C}$  dengan salinitas awal 15%.

Ukuran Zeolit (Mesh)	Salinitas (%)							
	Setelah dikontakkan				Total Penurunan			
	A	B	C	Rata-rata	A	B	C	Rata-rata
40	14.2	14.4	14.2	14.26	0.8	0.6	0.8	0,73
100	13.9	13.8	13.9	13.86	1.1	1.2	1.1	1,13



Gambar 4.4 Grafik ukuran 40 mesh dan 100 mesh tanpa aktivasi

d. Parameter Air

Tabel 4.5 uji parameter pada penurunan salinitas air laut

No	Uji	ZA 40 Mesh	ZA 100 Mesh	Tanpa Aktivasi 40 Mesh	Tanpa Aktivasi 100 Mesh
1.	pH	3.54	6.25	3.26	4.56
2.	Rasa	Tak berasa	Tak berasa	Tak berasa	Tak berasa
3.	Bau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau	Tak berbau
4.	Warna	Tak berwarna	Tak berwarna	Tak berwarna	Tak berwarna
5.	Turbidimeter	1.66	0.29	2.13	2.03

## **D. Pembahasan**

### **1. Komposisi Zeolit**

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kandungan komposisi zeolit sebelum aktivasi Si/Al (Si = 66.42) (Al = 13.11) sebelum aktivasi adalah 5.066 kemudian setelah aktivasi perbandingan Si/Al (Si = 71.91) (Al = 12.14) adalah 5.923. Jadi kenaikan perbandingan Si/Al setelah aktivasi terjadi karena adanya proses dealuminasi yang merupakan pelepasan unsur Al pada struktur zeolit sehingga menyebabkan terjadinya perombakan struktur yang mana tempat dari Al akan diisi oleh Si yang menyebabkan kandungan Si akan semakin meningkat.

### **2. Proses Preparasi Sampel**

Pada proses preparasi sampel yang pertama dilakukan yaitu menggerus sampel sampai halus kemudian memasukkan ke dalam ayakan yang berukuran 40 mesh dan 100 mesh, kemudian zeolit yang lolos pada saringan 40 dan 100 mesh kemudian diaktivasi dengan HCl pada konsentrasi 0,2 N; 0,6 N dan 1N. Ini bertujuan mengaktifkan zeolit serta menghilangkan pengotor-pengotor yang ada pada kerangka zeolit.

Zeolit yang awalnya bening setelah dicampurkan dengan HCl dan dipanaskan. Setelah tercampur menjadi warna abu-abu selama satu jam sampai berubah warna menjadi kuning kehijauan. Kemudian dilakukan pencucian dengan aquades sampai pH filtrat mencapai 6-7. Setelah itu dikeringkan dalam tanur selama satu jam dengan suhu 300<sup>0</sup>C. Zeolit ini merupakan zeolit aktif.

Pada proses dealuminasi, ion  $H^+$  yang dihasilkan dari reaksi pengurangan HCl dalam medium air akan mengurai ikatan atom Al yang berada pada kerangka zeolit. Ion  $H^+$  ini akan diserang oleh atom oksigen yang terikat pada Si dan Aluminium. Berdasarkan harga energi disosiasi ikatan Al-O(116kk/mol) jauh lebih rendah dibandingkan energi disosiasi ikatan Si-O(190kk/mol), maka ikatan Al-O jauh lebih mudah terurai dibandingkan Si-O. Sehingga ion  $H^+$  akan cenderung menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan Al-O dan akan terbentuk gugus silanol. Sedangkan ion Cl hasil penguraian HCl juga akan mempengaruhi kekuatan ikatan Al-O dan Si-O. Ion Cl memiliki elektronegativitas yang tinggi (3,16) dan berukuran kecil ( $r = 0,97A^0$ ), sehingga menyebabkan ion ini mudah terikat dengan kation bervalensi besar seperti  $Si^{4+}$  dan  $Al^{3+}$ . Tetapi ion Cl akan cenderung berkaitan dengan atom Al karena nilai elektronegativitas atom Aluminiumnya lebih kecil (1,61) dibandingkan elektronegativitas atom Si (1,90).

Pada Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pengaruh zeolit yang diaktivasi dengan HCl terhadap penurunan salinitas air laut dengan zeolit ukuran 40 mesh diaktivasi dengan HCl 1 N dapat menurunkan salinitas air laut lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 0,2 N dan 0,6 N. Semakin tinggi konsentrasi aktivasi zeolit maka tingkat penurunan salinitas air laut semakin besar. Hal ini terjadi karena semakin tinggi konsentrasi pereaksi maka daya pengikat semakin kuat menarik dalam artian partikel-partikel dalam zeolit cepat menyerap.

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pengaruh zeolit yang diaktivasi dengan HCl terhadap penurunan salinitas air laut dengan zeolit ukuran 100 mesh diaktivasi dengan HCl 1 N dapat menurunkan salinitas air laut lebih tinggi dibandingkan konsentrasi 0,2 N dan 0,6 N. Semakin tinggi konsentrasi aktivasi zeolit maka semakin besar penurunan salinitas air. Hal ini terjadi karena ukuran 100 mesh memiliki pori yang kecil dan luas permukaannya semakin besar.

Dari Tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa pengaruh zeolit tanpa diaktivasi dengan HCl terhadap penurunan salinitas air laut dengan zeolit ukuran 100 mesh lebih baik menurunkan salinitas air laut dibandingkan 40 mesh. Hal ini terjadi karena 100 mesh memiliki pori yang kecil dan luas permukaannya besar.

Tabel 4.5 dapat diketahui pada zeolit aktif ukuran 100 mesh memiliki pH sebesar 6,25. Zeolit aktif 40 mesh sebesar 3,54; tanpa aktivasi 40 mesh 3,26 dan tanpa aktivasi 100 mesh sebesar 4,56. Menunjukkan zeolit aktif ukuran 100 mesh termasuk tawar karena menurut teori nilai ambang pada pH air tawar sebesar 6 hingga 8,5. Kemudian pada uji kekeruhan zeolit aktif ukuran 100 mesh memiliki kekeruhan yang sangat rendah sebesar 0,29 ntu. Dibandingkan pada zeolit ukuran 40 mesh kekeruhannya sebesar 1,66 ntu; tanpa aktivasi 40 mesh 2,13 serta tanpa aktivasi 100 mesh 2,03. Oleh karena itu, dapat disimpulkan pada zeolit 100 mesh memiliki kekeruhan yang sangat rendah dibandingkan pada ukuran mesh lainnya.

Pada uji rasa, bau dan warna untuk ukuran 40 mesh zeolit aktif dan ukuran 100 mesh zeolit aktif tidak menghasilkan rasa, bau dan warna begitupun dengan zeolit yang tanpa aktivasi tidak berasa, berwarna dan berbau. Berdasarkan teori

bahwa air yang berwarna, berbau dan berasa dapat ditimbulkan adanya organisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna dan ekstrak senyawa serta tumbuh-tumbuhan dapat membahayakan kesehatan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil data penelitian yang telah dianalisis dapat diambil kesimpulan:

1. Zeolit yang digunakan pada penelitian sebelum aktivasi adalah zeolit yang memiliki  $\text{SiO}_2$  sebesar 66.42 dan  $\text{Al}_2\text{O}_3$  sebesar 13.11 dengan rasio Si/Al sebesar 5.0663 dan setelah aktivasi  $\text{SiO}_2$  sebesar 71.91 dan  $\text{Al}_2\text{O}_3$  sebesar 12.14 dengan rasio Si/Al sebesar 5.9233.
2. Pada zeolit aktivasi ukuran 40 mesh diperoleh penurunan salinitas rata-rata sebesar 1,44 sedangkan pada ukuran 100 mesh diperoleh 3,03.
3. Pada zeolit tanpa aktivasi ukuran 40 mesh diperoleh penurunan salinitas 0,74 sedangkan pada ukuran 100 mesh diperoleh 1,14.

#### **B. Saran**

Sebaiknya pada penelitian selanjutnya:

1. Menggunakan lebih banyak variasi ukuran mesh .
2. Menggunakan konsentrasi asam yang lebih tinggi.
3. Melakukan analisis kekeruhan menggunakan turbidimeter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aslina Br, Dkk. “Karakterisasi Komposisi Kimia Luas Permukaan Pori Dan Sifat Termal Dari Zeolit Bayah Tasikmalaya dan Lampung”. *Teknologi Bahan Nuklir* 3, no. 1 (2007): h. 1-48.
- Balai Pengolahan Mineral Lampung. *Desalinasi Air Payau Menggunakan Surfactant Modified Zeolit*. Lampung: LIPI. 2007.
- Barrer Richard Malling. *Zeolites and Clay Minerals as Sorbents And Molecular Sieves*. New York: Akademic Press London, 1987.
- Besset, dkk. *Buku Ajar Vogel Kimia Analisis Kuantitatif Anorganik Edisi 4*. (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.1994).
- Dharma, “Pengukuran Salinitas Air Laut Dan Peranannya Dalam Ilmu Kelautan”, *Oseana* 11.no. 1 (2009): h. 1-10.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung CV P : Jumanatul Ali-Art, 2008).
- Dewi Yuanita Lestari. “Kajian Modifikasi Dan Karakterisasi Zeolit Alam Dari Berbagai Negara”. *Jurnal Ilmu Dasar* 3. no. 2 (2010): h. 1-6.
- Endang, *Hand Out Metode Difraksi Sinar X* (Yogyakarta: Kimia Analitik FMIPA Universitas Gajah Mada, 2003).
- Hay R. L. *Zeolites dan Zeolitic reactions in sedimentary rocks*, vol. 46 California: The Geological Society Of America Speed. 2008.
- H, Zamroni. “Penggunaan Zeolit Dalam Bidang Industri Dan Lingkungan”. *Jurnal Zeolit Indonesia* 2 no. 1 (2002):1-45.
- Ismail Muh. “Struktur Pembangun Zeolit Pada Proses Desalinasi Air Laut”. *Skripsi*. Makassar Fakultas FMIPA UNM. 2012.

- Jamali, Adi dkk. "Desalinasi Air Payau Menggunakan Surfactant Modified Zeolit (SMZ)", *Laporan Hasil Penelitian*. (Lampung: UPT. Balai Pengolahan Mineral Lampung-LIPI, 2007
- Karsa, Dwi. "Pembuatan Adsorben Dari Zeolit Alam Dengan Karakteristik Adsorption Properties Untuk Kemurnian Bioetanol". *Laporan Hasil Penelitian*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2007.
- Kusdarto. "Potensi Zeolit Di Indonesia". *Zeolit Indonesia* 7. no. 2 (2008): h. 77-87.
- Malling Barrer Richard. *Zeolites and Clay Minerals as Sorbents And Molecular Sieves*, vol. 52. New York: Academic Press London, 1987.
- Mutngimaturrohmah. "Aplikasi Zeolit Alam Terdealuminasi Dan Termodifikasi HDTMA Sebagai Adsorben Fenol". *Skripsi*. Semarang: Fak. MIPA Universitas Diponegoro. 2007.
- Nugroho, Wahyu. "Removal Klorida TDS Dan Besi Pada Air Payau Melalui Penukar Ion Dan Filtrasi Campuran Zeolit Aktif Dengan Karbon Aktif". *Jurnal Teknik Waktu* 11. no. 1 (2013): h. 5.
- Pardoyo. "Studi Pengaruh Dealuminasi Pada Adsorpsi Zeolit Alam Terhadap Ion Logam Cd(II) Dalam medium Air". *Skripsi*. Semarang: FMIPA KIMIA UNDIP. 2012.
- Pratiwi Arie Wagi. "Aktivasi Zeolit Alam Sebagai Adsorbent Pada Adsorpsi Larutan Iodium". *Teknik Kimia* 15, no. 4 (2008): h. 1-7.
- Purwadi, B. "Pemanfaatan Zeolit Alam Indonesia Sebagai Adsorben Limbah Cair Dan Media Fluidasi Dalam Kolom Fluidasi". *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Teknik* 10, no. 1 (1998): h. 13-25.
- Pusat Teknologi Limbah Radioaktif Badan Tenaga Nuklir Nasional. *Potensi Zeolit Untuk Mengolah Limbah Industri Dan Radioaktif*. Jakarta: KNAPP. 2013.
- Rahmawati dan Sutarti. *Zeolit*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1994.
- Rini, Dian Kusuma. "Optimasi Aktivasi Zeolit Alam Untuk Dehumidifikasi". *Skripsi*. Semarang Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 2010.
- Saragih, Fasma Riana. "Pengaruh Konsentrasi Zeolit Aktif Dan Suhu Pada Proses Pemanasan". *Skripsi*. Medan Fakultas Pertanian Universitas Sumatra Utara. 2013.


- Shaputra, Rodhi “Pemanfaatan Zeolit Sintesis Sebagai Alternatif Pengolahan Limbah Industri” Universitas Gajah Mada, 2006.
- Setyawan. “Pengaruh Perlakuan Asam Hidrotermal Dan impregnasi Logam Kromium Pada Zeolit Alam Dalam Preparasi Katalis”. *Jurnal Ilmu Dasar* 3. no. 2 (2002): h. 9-30.
- Sukandarrumidi. *Bahan Galian Industri: Zeolit*. Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1999
- Trisunaryanti. “Pengaruh Proses Dealuminasi Terhadap Keasaman Mordenit”. (Jakarta: 1991
- Underwood, A.L dan R.A Day. *Kimia Analisis Kuantitatif*. (Jakarta: Penerbit Erlangga. 1999.
- Weller, Mark T. *Inorganic Materials Chemistry*, Cet. I; London: Oxport University Press, 2010.
- Wustoni, Shofarul. “Sintesis Zeolit Mordenit Dengan Bantuan Benih Mineral Alam Indonesia”. *Matematika Dan Sains* 16, no. 3 (2011): h. 158-160.




**LAMPIRAN-LAMPIRAN**


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### Lampiran 1. Skema Preparasi Sampel




### Lampiran 2. Karakterisasi Sampel Zeolit Ukuran 40 Mesh dan 100 Mesh





**Lampiran 3. Proses Aktivasi Zeolit Dengan Asam Klorida (HCl)**


#### Lampiran 4. Pengambilan Sampel Air Laut



**Lampiran 5. Air Laut Dengan Zeolit Yang Telah Diaktivasi Asam Klorida  
Dengan Metode Kolom**



**Lampiran 6. Air laut Dan blangko 40 mesh (tanpa aktivasi) Dengan Metode****Kolom**

**Lampiran 7. Air laut Dan blangko 100 mesh (tanpa aktivasi) Dengan Metode****Kolom**

**Lampiran 8. Perhitungan Pembuatan Larutan HCl 0,2 N, 0,6 N dan 1 N Pada HCl 37%**

a. Pembuatan HCl 0,2 N dalam 500 mL = 0,5 L pada HCl 37%

$$N = \frac{\% \times b_j \times 1000}{BST}$$

$$N = \frac{\% \times b_j \times 1000}{\frac{Mr}{Valensi}}$$

$$N = \frac{\frac{37}{100} \times 1,18 \times 1000}{\frac{36,5 \text{ g/mol}}{1}}$$

$$N = 11,96$$

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$11,96 \text{ grek/L} \times V_1 = 0,2 \text{ grek/L} \times 0,5 \text{ L}$$

$$V_1 = \frac{0,5 \times 0,2}{11,96}$$

$$V_1 = \frac{0,1}{11,96}$$

$$V_1 = 0,0083 \text{ L} \times 100 \text{ mL}$$

$$V_1 = 8,36 \text{ mL}$$

b. Pembuatan HCl 0,6 N dalam 500 mL = 0,5 L pada HCl 37%

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$11,96 \text{ grek/L} \times V_1 = 0,6 \text{ grek/L} \times 0,5 \text{ L}$$

$$V_1 = \frac{0,5 \times 0,6}{11,96}$$

$$V_1 = \frac{0,3}{11,96}$$

$$V_1 = 0,02508 \text{ L} \times 100 \text{ mL}$$

$$V_1 = 25,08 \text{ mL}$$

c. Pembuatan HCl 1 N dalam 500 mL = 0,5 L pada HCl 37%

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2$$

$$11,96 \text{ grek/L} \times V_1 = 1 \text{ grek/L} \times 0,5 \text{ L}$$

$$V_1 = \frac{0,5 \text{ L}}{11,96}$$

$$V_1 = 0,0418 \text{ L} = 0,0418 \times 1000 \text{ mL}$$

$$V_1 = 41,8 \text{ mL}$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 9. Perhitungan Penurunan Salinitas Air Laut pada ukuran 40 Mesh  
Dan 100 Mesh Pada Konsentrasi HCl 0,2 N, 0,6 N Dan 1 N**

a. Perhitungan 40 Mesh [ 0,2 N], [ 0,6 N] dan [ 1 N]

$$\checkmark [ 0,2 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)}$$

$$= 15 - 13,4$$

$$= 1,6$$

$$\checkmark [ 0,2 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (B)}$$

$$= 15 - 13,3$$

$$= 1,7$$

$$\checkmark [ 0,2 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (C)}$$

$$= 15 - 13,3$$

$$= 1,7$$

$$\checkmark [ 0,2 N] = A + B + C$$

$$= \frac{1,6 + 1,7 + 1,7}{3}$$

$$= 1,66$$

$$\checkmark [ 0,6 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)}$$

$$= 15 - 13,6$$

$$= 1,4$$

$$\checkmark [ 0,6 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (B)}$$

$$= 15 - 13,4$$

$$= 1,6$$

$$\checkmark [0,6 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (C)}$$

$$= 15 - 13,5$$

$$= 1,5$$

$$[0,6 N] = A + B + C$$

$$= \frac{1,4 + 1,6 + 1,5}{3}$$

$$= 1,5$$

$$\checkmark [1 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)}$$

$$= 15 - 13,8$$

$$= 1,2$$

$$\checkmark [1 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (B)}$$

$$= 15 - 13,7$$

$$= 1,3$$

$$\checkmark [1 N] = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (C)}$$

$$= 15 - 13,8$$

$$= 1,2$$

$$\checkmark [1 N] = A + B + C$$

$$= \frac{1,2 + 1,3 + 1,2}{3}$$

$$= 1,23$$

b. Perhitungan 100 Mesh [ 0,2 N], [ 0,6 N] dan [ 1 N]

$$\begin{aligned} \checkmark [ 0,2 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)} \\ &= 15 - 12,3 \\ &= 2,7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark [ 0,2 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (B)} \\ &= 15 - 12,2 \\ &= 2,8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark [ 0,2 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (C)} \\ &= 15 - 12,3 \\ &= 2,7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark [ 0,2 N] &= A + B + C \\ &= \frac{2,7 + 2,8 + 2,7}{3} \\ &= 2,73 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark [ 0,6 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)} \\ &= 15 - 12,0 \\ &= 3,0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \checkmark [ 0,6 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (B)} \\ &= 15 - 12,0 \\ &= 3,0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [0,6 N] &= A + B + C \\
 &= \frac{3,0 + 3,0 + 3,0}{3} \\
 &= 3,0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \checkmark [0,6 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (C)} \\
 &= 15 - 12,0 \\
 &= 3,0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \checkmark [1 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)} \\
 &= 15 - 11,6 \\
 &= 3,4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \checkmark [1 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (B)} \\
 &= 15 - 11,7 \\
 &= 3,3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \checkmark [1 N] &= \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (C)} \\
 &= 15 - 11,6 \\
 &= 3,4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \checkmark [1 N] &= A + B + C \\
 &= \frac{3,4 + 3,3 + 3,4}{3} \\
 &= 3,36
 \end{aligned}$$

### Lampiran 10. Perhitungan 40 Mesh Dan 100 Mesh Tanpa Aktivasi

$$\checkmark 40 \text{ mesh} = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)}$$

$$= 15 - 14,2$$

$$= 0,8$$

$$\checkmark 40 \text{ mesh} = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (B)}$$

$$= 15 - 14,4$$

$$= 0,6$$

$$\checkmark 40 \text{ mesh} = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (C)}$$

$$= 15 - 14,2$$

$$= 0,8$$

$$\checkmark 40 \text{ mesh} = A + B + C$$

$$= \frac{0,8 + 0,6 + 0,8}{3}$$

$$= 0,7$$

$$\checkmark 100 \text{ mesh} = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)}$$

$$= 15 - 13,9$$

$$= 1,1$$

$$\checkmark 100 \text{ mesh} = \text{Sal Awal} - \text{Setelah dikontakkan (A)}$$

$$= 15 - 13,8$$

$$= 1,2$$

✓ 100 mesh = Sal Awal – Setelah dikontakkan (A)

$$= 15 - 13,9$$

$$= 1,1$$

✓ 100 mesh = A + B + C

$$= \frac{1,1 + 1,2 + 1,1}{3}$$

$$= 1,13$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## Lampiran 11. Dokumentasi Penelitian

### A. Preparasi Sampel Zeolit



Sampel zeolit



Penngerusan zeolit



Diayak ukuran 40 & 100 mesh



Hasil ayakan

## B. Karakterisasi Sampel Zeolit Ukuran 40 Mesh Dan 100 Mesh



Sampel zeolit 40 & 100 Mesh



Wadah tempat sampel




Alat pengepres sampel




Hasil pengepresan



X-Ray



Data Hasil X-Ray zeolit



Hasil X-Ray zeolit

### C. Proses Aktivasi Zeolit Dengan Asam Klorida (HCl)



Larutan HCl 500 mL



Wadah HCl



50 gram zeolit



Hasil pencampuran Zeolit + HCl (Dipanaskan)



Pemanasan



Pemanasan



Hasil pemanasan 1 jam



Proses pencucian



Pencucian HCl Hingga pH 6-7



HCl pH 6-7

Residu 0,2 N 40 Mesh

Residu 0,6 N 40 Mesh



Residu zeolit 1 N 40 mesh

Residu 0,2 N 100 mesh

Residu 0,6 N 100 mesh



Residu 1 N 100 mesh

Dikeringkan suhu 300<sup>0</sup>C 1 jam

Hasil pengeringan

#### D. Air Laut dengan Zeolit yang telah diaktivasi Asam dengan Metode Kolom



15 gram zeolit



zeolit



Zeolit dimasukkan kedalam kolom + air laut



Zeolit dalam kolom




Pompa vakum



Hasil Setelah Dimasukkan  
Kedalam Kolom



Menyaring



Mengukur (konduktometer)



Air tawar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

øDate/Time	ISO8601	Signature	Result	Si	Al	Fe	Ca	Mg	K	Na	S	Cl	LSF	SM	AM	SUM
2013-09-06T15:18:04		38441	rLS STLH 100	71.91	12.14	2.04	17.43	0.84	1.68	0.27	0.03	0.0001	8.03	5.07	5.96	120.93
2013-09-06T15:15:29		38441	-LS SBLM 100	66.42	13.11	2.24	17.92	1.07	1.8	0.51	0.03	0.0002	8.83	4.33	5.85	118.32

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dengan nama lengkap Irnaningsih, biasa disapa inchie. Lahir di Lengese 21 Oktober 1989. Putri ke-1 dari 3 bersaudara dari pasangan Ayah Muhammad Arsyad dan Ibu Syamsiah. Penulis memulai jenjang pendidikan dasar di SDN Lengese 1 Kota Takalar lulus 2001 Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP 1 Marbo Kota Takalar dan lulus pada tahun 2004. Pendidikan menengah atas penulis lanjutkan di SMA Ummul Mukminin Kota Makassar kemudian lulus pada tahun 2007. Setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan jurusan Kimia Sains Fakultas Sains dan Teknologi dan menyelesaikan pendidikan pada tanggal 30 September 2015. Prestasi yang penulis pernah raih, pada tahun 2003 Lomba pidato bhs inggris juara 1, lomba debat bhs inggris sepejar SMP juara 2, lomba MTQ Al-Qur'an Juara 2 dan pada tahun 2006 menjuarai lomba lomba pidato bhs inggris sepelajar SMA juara 2, lomba Tadarrus Al-Qur'an juara 1, dan pernah mengajar sebagai guru di bimbingan belajar bhs inggris.