

**PENGARUH PENAMBAHAN AGREGAT LIMBAH PLASTIK
TERHADAP KUAT TEKAN BETON**



Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Jurusan Fisika Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar*

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
ISNAWATI
NIM.60400111022
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

ABSTRAK

Nama : Isnawati
Nim : 60400111022
Judul : Pengaruh Penambahan Agregat Limbah Plastik Terhadap Kuat Tekan Beton Semen

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan agregat limbah plastik terhadap kuat tekan beton dimana massa limbah plastik yaitu 10×10^{-3} kg, 20×10^{-3} kg, 30×10^{-3} kg, 40×10^{-3} kg dan 50×10^{-3} kg. Sampel beton memiliki ukuran volume yang sama yaitu $5.298,75 \text{ cm}^3$. Pengujian dan pengukuran masing-masing sampel diuji pada umur 3 hari, 7 hari dan 28 hari yaitu parameter kuat tekan. Hasil penelitian diperoleh bahwa pengaruh penambahan agregat limbah plastik terhadap kuat tekannya adalah semakin banyak agregat limbah plastik dicampurkan dalam komposisi semen, maka kuat tekannya semakin tidak kuat. Dimana masa perendaman terhadap kuat tekan beton yaitu semakin lama masa perendaman maka kuat tekan beton semakin bagus.

Kata kunci : kuat tekan, semen, beton, plastik dan komposisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semen merupakan bahan perekat yang mampu mempersatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh atau suatu produk yang mempunyai fungsi sebagai bahan perekat antara dua atau lebih bahan sehingga menjadi suatu bagian yang kompak atau dalam pengertian yang luas adalah material yang memberikan sifat rekat antara batuan-batuan konstruksi bangunan¹. Dimana bahan utama batu kapur yang diambil dari gunung-gunung kemudian diolah menjadi semen untuk dijadikan pembuatan beton dan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi bangunan layak pakai. Dalam al-Quran dijelaskan pada surah Ash-Shu'araa ayat 149:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Terjemah-Nya:

“Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin” (Q.S. Ash-Shu'aa, 26: 149)

Kata “*farihin*” berasal dari kata “*farih*” banyak ulama yang memahaminya dalam arti sangat pandai/ profesional. Jika dipahami demikian, anugerahkan kepada mereka. Ada juga yang memahaminya dalam arti angkuh. Yakni pahat

¹Apriyadi Firdaus, *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*, (Cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2007), H. 6.

memahat itu mereka lakukan dengan sangat angkuh untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan tanpa satu kebutuhan yang mendesak. Apapun makna yang dipilih dengan jelas ayat 149 ini masih termasuk persoalan yang “ditanyakan” oleh nabi *Shalih AS*. Namun pertanyaan itu mengandung makna kecaman serta penolakan terhadap apa yang mereka lakukan itu. Karena itu lanjutan ayat-ayat tersebut memerintahkan mereka untuk bertakwa².

Kata “*farihin*” berasal dari kata “*farih*” banyak ulama yang memahaminya dalam arti sangat pandai/ profesional kita ketahui bahwa bahan baku utama batu kapur yang diambil dari gunung-gunung kemudian diolah menjadi semen untuk dijadikan bahan utama pembuatan beton kemudian dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi bangunan layak pakai.

PT. Semen Bosowa merupakan sebuah perusahaan penghasil semen di Sulawesi selatan yang terletak di kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Perusahaan ini memiliki tugas dalam mengelola bisnis semen. Di antaranya adalah mampu memproduksi semen sekitar $\pm 2,4$ juta ton semen per tahun. Semen Bosowa ini banyak digunakan dalam pembuatan jalan, bandara, serta gedung-gedung bertingkat. Namun campuran pada setiap bangunan memiliki komposisi material berbeda sehingga kuat tekan berbeda juga.

Uji kuat tekan merupakan kemampuan suatu material atau bahan untuk menahan suatu beban. Kuat atau lemahnya suatu tekanan dipengaruhi oleh komposisi mineral utama. Dalam perkembangannya, berbagai macam teknik dan teknologi telah dipergunakan oleh manusia untuk dapat mengelolanya

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Almisba*, Lentera Hati (Jakarta, 2002), h. 429.

semaksimal mungkin. Dalam pemanfaatannya, tentu saja metode dan teknologi yang tepat mesti digunakan untuk memperoleh hasil yang optimal dengan keuntungan yang besar, biaya produksi yang relatif kecil serta ramah lingkungan. Oleh karena kebutuhan akan produk yang memiliki kualitas tinggi semakin meningkat maka harus dibarengi dengan peningkatan kualitas produksi.

pengujian laboratorium dapat diketahui berat isi rata-rata sebesar 72 % dari berat beton normal, atau lebih ringan sebesar 28 % dari beton normal. Kekuatan tekan karakteristik sebesar 120,20 kg/cm² atau 96,16 % mendekati kekuatan beton normal K125, hal ini cukup bagus untuk konstruksi nonstruktur. Campur dan perbandingan volume bahan untuk pembuatan paving blok terdiri dari bahan paving betik adalah 1 bagian semen, 2,5 bagian pasir, 1,25 bagian plastik kemudian dicampur dengan air ¼ bagian air dan untuk kanstin terdiri dari bahan: 1 bagian semen, 3 bagian pasir, 2 bagian plastik kemudian dicampur dengan air 3 bagian air. Berat isi dan kuat tekan karakteristik paving dan kanstin Betik sangat tergantung dari komposisi banyaknya plastik serta bahan campuran yang lain. Sampah plastik menjadi komoditi bahan bangunan murah, aman, bagus dan mudah dibuat oleh masyarakat³.

Limbah plastik merupakan masalah yang sangat sering di jumpai di daerah perkotaan maupun pedesaan. Penggunaan plastik dalam setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan karena produk makanan, minuman semuanya menggunakan bahan yang terbuat dari plastik. Namun plastik yang dimaksud adalah plastik yang susah berkontaminasi dengan tanah atau biasa disebut dengan

³Kusumo Dradjad S, *Prototipe Beton Plastik Dengan Bahan Dasar Agregat Plastik Hasil Daur Ulang*, Jurusan Teknik Sipil Negeri (Jakarta Kampus Baru UI Depok, Politeknologi Vol. 9 No. 1, Januari, 2010), h. 72.

limbah anorganik, yang sulit hancur dengan sendirinya. Hal inilah yang menyebabkan jumlah sampah plastik pun ikut bertambah. Oleh karena itu, untuk mengurangi limbah ini maka volume limbah ini dimanfaatkan dalam pembangunan⁴.

Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh penambahan agregat limbah plastik terhadap kuat tekan beton.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu.

1. Bagaimana pengaruh penambahan massa plastik terhadap kuat tekan beton?
2. Bagaimana pengaruh perendaman terhadap kuat tekan beton?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh penambahan massa plastik terhadap kuat tekan beton.
2. Untuk mengetahui pengaruh perendaman terhadap kuat tekan beton.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan:

⁴Kusumo Dradjad S, *Protipe beton Plastik Dengan Bahan Dasar Agregat Plastik Hasil Daur Ulang*, Jurusan Teknik Sipil (Jakarta Kampus Baru UI Depok, 2010), h. 69.

1. Dapat memberi informasi tentang pengaruh penambahan agregat limbah plastik terhadap kuat tekan beton.
2. Bagi masyarakat secara umum limbah plastik dapat dijadikan dan dimanfaatkan sebagai bahan agregat dan campuran komposisi bahan bangunan seperti batu bata, beton dan sebagainya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi antara lain:

1. Penambahan agregat limbah plastik yang digunakan adalah PET (*Polyethylene Terephthalate*).
2. Ukuran komposisi pembuatan beton dengan menggunakan limbah plastik ditentukan berdasarkan ukuran standar (yang sering digunakan dalam membuat beton atau berdasarkan standar yang digunakan di laboratorium Beton) yaitu: semen = 13,51 kg, pasir = 1.615 kg, air = 5,67 kg, kerikil = 15,78 kg;
3. Proses pengujian kuat tekan beton dilakukan dengan umur perendaman masing-masing 3 hari, 7 hari dan 28 hari. Hal ini disesuaikan dengan standar SNI 15-7064-2004 tentang uji kuat tekan pada semen portland komposit
4. Penelitian ini telah diuji parameternya di laboratorium Beton dengan parameter sampel yang diuji adalah kuat tekan beton dengan menggunakan alat *compression testhing*.
5. Jenis semen yang digunakan yaitu semen Portland komposit.

6. Komposisi plastik 10×10^{-3} kg, 20×10^{-3} kg, 30×10^{-3} kg, 40×10^{-3} kg, 50×10^{-3} kg




BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Semen

Defenisi semen adalah bahan perekat atau lem, yang dapat merekatkan bahan-bahan material lain seperti batu bata dan batu koral hingga bisa membentuk sebuah bangunan. Menurut Walter H. Duda (1985), nama semen berasal dari bahasa latin yaitu “*caementum*” yang berarti pengikat. Secara umum pengertian semen adalah bahan perekat yang dapat mengikat atau mempersatukan material padatan menjadi satu kesatuan massa yang kuat. Dalam bidang teknologi, pengertian semen adalah suatu campuran bahan-bahan kimia yang mempunyai sifat bila dicampur dengan air akan bereaksi dan berubah menjadi suatu satuan massa yang padat dan mengeras¹.

Dimana Dalam al-Quran dijelaskan bahwa dalam surah Al-Hijr ayat 15 : 82



TerjemahNya:

“Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman”. (Q.S. Al-Hijr, 15: 82)

¹Apriyadi Firdaus, *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*, (Cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2007), h. 6.

Kata *تَحْتُون* “*tanhituna*” yang biasa diterjemahkan memahat dari segi bahasa bermakna memotong kayu atau batu dari pinggir atau melubangi ditengahnya. Sementara ulama memahami kata ini dalam arti memotong batu-batu gunung, untuk kemudian menjadikannya sebagai bahan bangunan, baik rumah, tempat tinggal maupun benteng-benteng. Ada juga yang memahaminya dalam arti menjadikan sebagai gunung-gunung yang terdapat di wilayah mereka sebagai rumah-rumah tempat tinggal. Setelah memotong dan melubanginya sehingga menjadi ruangan-ruangan tanpa harus membangun pondasi dan dinding².

Kita ketahui bahwa bahan baku utama batu kapur yang diambil dari gunung-gunung kemudian diolah menjadi semen untuk dijadikan bahan utama pembuatan beton kemudian dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi bangunan layak pakai.

Semen (*cement*) adalah hasil industri dari perpaduan bahan baku batu kapur/ gamping sebagai bahan utama dan lempung/ tanah liat atau bahan pengganti lainnya dengan hasil akhir berupa padatan berbentuk bubuk (*bulk*), tanpa memandang proses pembuatannya, yang mengeras atau membantu pada pencampuran dengan air. Batu kapur/ gamping adalah bahan alam yang mengandung senyawa Calcium Oksida (CaO), sedangkan lempung/tanah liat adalah bahan alam yang mengandung senyawa Silika Oksida (SiO₂), Aluminium Oksida (Al₂O₃) dan Magnesium oksida (MgO). Oksida Untuk menghasilkan semen, bahan baku tersebut dibakar sampai meleleh, sebagian untuk membentuk

² Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, (Kuala Lumpur Victory Agencia: 1988), h. 79.

klinkernya yang kemudian dihancurkan dan ditambah dengan *gypsum* dalam jumlah yang sesuai³.

Semen *portland* atau biasa disebut semen adalah bahan pengikat hidrolis berupa bubuk halus yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker (bahan ini terutama terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis), dengan batu gips sebagai bahan tambahan⁴.

1. Semen non-hidrolik, tidak dapat mengikat dan mengeras di dalam air akan tetapi dapat mengikat dan mengeras di udara. Contoh: kapur.
2. Semen hidrolik, mempunyai kemampuan untuk mengikat dan mengeras di dalam air. Contoh: semen Portland, semen Terak⁵.

B. Sifat-Sifat Semen

Sifat fisika dan kimia masing-masing jenis semen memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang harus memenuhi syarat kimia dan fisika. Untuk menjaga tetap terjaminnya mutu semen Portland maka syarat kimia dan fisika harus terus diperhatikan. Syarat mutu tersebut antara lain kandungan senyawa dalam semen Portland, kehalusan semen, residu, hilang pijar dan lain-lain.

1. Sifat fisika

a. Pengikatan dan pengerasan (*setting time dan hardening*)

³Aris Sutrisno, Analisis Variasi Kandungan Semen Terhadap Kuat Tekan Beton Ringan Struktural Agregat Pumice, (Yogyakarta, 2007).

⁴Tri Mulyono, Teknologi Beton, (Yogyakarta, 2004), h. 20-22

⁵Sofiyan j.p Manik, pengaruh Penambahan Pozzolith 100Ri Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton Dengan Pengurangan Faktor Air Semen, (USU Medan : 2008), h. 38.

Mekanisme terjadinya *setting* dan *hardening* yaitu ketika terjadi pencampuran dengan air, maka akan terjadi air dengan C_3A membentuk $3C_2OAl_2O_3$ yang bersifat kaku dan berbentuk gelombang. Maka untuk mengatur pengikatan perlu ditambahkan *gypsum* dan bereaksi dengan $3C_2OAl_2O_3$ membentuk lapisan *ettringite* yang membungkus permukaan senyawa tersebut.

Namun karena ada peristiwa osmosis lapisan *ettringite* akan pecah dan reaksi hidrasi C_3A akan terjadi lagi, namun akan segera terbentuk lapisan *ettringite* kembali yang akan membungkus $3C_2OAl_2O_3$ kembali sampai *gypsum* habis. Proses ini akhirnya menghasilkan perpanjangan *setting time*. Peristiwa di atas mengakibatkan reaksi hidrasi tertahan, periode ini disebut *dormant* periode yang terjadi selama 1-2 jam. Selama itu pasta masih dalam keadaan plastis dan mudah dibentuk, periode ini berakhir dengan pecahnya *coating* dan reaksi hidrasi terjadi kembali dan initial set mulai terjadi.

b. Ketahanan terhadap sulfat dan asam

Beton atau mortar dari Portland semen dapat mengalami kerusakan oleh pengaruh asam dari sekitarnya, yang umumnya serangan asam tersebut yaitu dengan merubah konstruksi-konstruksi yang tidak larut dalam air.

c. Kehalusan

Kehalusan dapat mewakili sifat-sifat fisika lainnya terutama terhadap kekuatan, bertambahnya kehalusan pada umumnya akan bertambah pula

kekuatan, mempercepat reaksi hidrasi begitu pula waktu pengikatannya semakin singkat.

d. Kuat tekan (*compressive strength*)

Kuat tekan merupakan sifat yang paling penting bagi mortar ataupun beton. Kuat tekan dimaksud sebagai kemampuan suatu material untuk menahan suatu beban tekan. Kuat tekan dipengaruhi oleh komposisi mineral utama. C₂S memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan kuat tekan awal, sedangkan C₃A memberikan kekuatan semen pada umur yang lebih lama. C₃A mempengaruhi kuat tekan sampai pada umur 28 hari dan selanjutnya pada umur berikutnya pengaruh ini semakin kecil.

Persamaan umum yang digunakan untuk menghitung kuat tekan adalah⁶:

$$P = \frac{F}{A}$$

II.1

Keterangan: P = Kuat tekan beton (N/m²)

F = Gaya tekan hancur benda uji (N)

A = Luas bidang tekan (m²)

e. Panas hidrasi

Panas hidrasi yaitu panas yang dihasilkan selama semen mengalami reaksi hidrasi. Reaksi hidrasi atau reaksi hidrolisis sendiri adalah reaksi yang terjadi ketika mineral-mineral yang terkandung di dalam temperatur, jumlah air yang digunakan dan bahan-bahan lain yang ditambahkan. Hasil reaksi hidrasi,

⁶Tri Mulyono, Teknologi Beton, (Yogyakarta, 2004).

tobermorite gel merupakan jumlah yang terbesar, sekitar 50 % dari jumlah senyawa yang dihasilkan.

2. Sifat kimia

a. Lime Saturated Factor (LSF)

Batasan agar semen yang dihasilkan tidak tercampur dengan bahan-bahan alami lainnya.

b. Magnesium Oksida (MgO)

Pada umumnya semua standar semen membatasi kandungan MgO dalam semen Portland, karena MgO akan menimbulkan *magnesia expansion* pada semen setelah jangka waktu lebih daripada setahun, berdasarkan persamaan reaksi sebagai berikut: $MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$. Reaksi tersebut diakibatkan karena MgO bereaksi dengan H_2O menjadi magnesium hidroksida yang mempunyai volume yang lebih besar.

c. SO_3

Kandungan SO_3 dalam semen adalah untuk mengatur/memperbaiki sifat setting time (pengikatan) dari mortar (sebagai *retarder*) dan juga untuk kuat tekan. Karena kalau pemberian *retarder* terlalu banyak akan menimbulkan kerugian pada sifat *expansive* dan dapat menurunkan kekuatan tekan. Sebagai sumber utama SO_3 yang sering banyak digunakan adalah *gypsum*.

d. Hilang pijar (*loss on ignition*)

Persyaratan hilang pijar dicantumkan dalam standar adalah untuk mencegah adanya mineral-mineral yang dapat diurai dalam pemijaran. Kristal

mineral-mineral tersebut pada umumnya dapat mengalami metamorfosa dalam waktu beberapa tahun, dimana metamorfosa tersebut dapat menimbulkan kerusakan.

e. Residu tak larut

Bagian tak larut dibatasi dalam standard semen. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah dicampurnya semen dengan bahan-bahan alami lain yang tidak dapat dibatasi dari persyaratan fisika mortar.

f. Alkali (Na_2O dan K_2O)

Kandungan alkali pada semen akan menimbulkan keretakan pada beton maupun pada mortar, apabila dipakai agregat yang mengandung silikat reaktif terhadap alkali. Apabila agregatnya tidak mengandung silikat yang reaktif terhadap alkali, maka kandungan alkali dalam semen tidak menimbulkan kerugian apapun. Oleh karena itu tidak semua standar mensyaratkannya.

g. Mineral compound (C_3S , C_2S , C_3A , C_4AF)

Pada umumnya standar yang ada tidak membatasi besarnya mineral compound tersebut, karena pengukurannya membutuhkan peralatan mikroskopik yang mahal. *Mineral compound* tersebut dapat diestimasi melalui perhitungan dengan rumus, meskipun perhitungan tidak teliti. Tetapi ada standar yang mensyaratkan *mineral compound* ini untuk jenis-jenis semen tertentu.

Salah satu mineral yang penting yaitu C_3A , adanya kandungan C_3A dalam semen pada dasarnya adalah untuk mengontrol sifat plastisitas adonan semen dan beton. Tetapi karena C_3A bereaksi terhadap sulfat, maka untuk pemakaian di

daerah yang mengandung sulfat dibatasi. Karena reaksi antara C_3A dengan sulfat dapat menimbulkan korosi pada beton⁷.

C. Proses Pembuatan Semen

Dalam produksinya PT. Semen Bosowa Indonesia menggunakan proses kering dalam proses pembuatan semennya. Keuntungan proses kering ini bila dibandingkan dengan proses basah adalah penggunaan bahan bakar yang lebih sedikit, dan energi yang dikonsumsi lebih kecil ukuran tanur yang lebih pendek serta perawatan alatnya lebih mudah.

Adapun jenis bahan baku yang dibutuhkan pada pembuatan semen ini terlihat pada tabel II.1 berikut ini⁸ :

Tabel II.1 Jenis-jenis bahan baku semen

Jenis-jenis bahan baku	Perbandingan
Batu kapur	80 – 85
Tanah liat	6 – 10
Pasir silika	6 – 10
Pasir besi	1
Gypsum	3 -5

Sumber: Apriyadi Firdaus, (Cilegon : 2007, h 20).

Proses pembuatan semen PT. Holcim Indonesia Unit NG- IV, secara garis besar melalui proses-proses sebagai berikut⁹:

1. Penghancuran (*crushing*) bahan baku

⁷Julian Bagus Hariawan, *Pengaruh Perbedaan Karakteristik Type Semen Ordinary Portland Cement (OPC) dan Portland Composite Cement (PCC) Terhadap Kuat Tekan Mortar*, h. 3-7.

⁸Apriyadi Firdaus, *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*, (Cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2007), h. 20.

⁹Apriyadi Firdaus, *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*, (Cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2007), h. 20-21.

2. Penyimpanan dan pengumpanan bahan baku.
3. Penggilingan dan pengeringan bahan baku.
4. Pencampuran (*blending*) dan homogenisasi
5. Pemanasan awal (*pre-heating*)
6. Pembakaran (*firing*)
7. Pendinginan (*colling*)
8. Penggilingan akhir

Alat utama untuk menghancurkan bahan mentah adalah *crusher*, sedangkan alat-alat pendukung dalam proses ini adalah *dump truck*, *hopper* dan *feeder*. Bahan baku hasil penambangan dari tempat penambangan diangkat dengan menggunakan *dump truck* dan kemudian dicurahkan ke dalam *hopper*. Fungsi dari *hopper* ini adalah sebagai alat penampungan awal untuk masukan kedalam *crusher*.

Hopper digunakan untuk menampung batu kapur tidak menggunakan kisi-kisi pada bagian atasnya, sedangkan yang digunakan untuk menampung tanah liat, silika dan pasir besi dilengkapi dengan kisi-kisi. Kisi-kisi ini berguna untuk menyaring bahan yang ukuran diameternya lebih besar dan diperkirakan dapat mengganggu sistem kerja *crusher*. Alat penghancur *crusher* dilengkapi dengan sebuah alat untuk mengumpangkan bahan ke dalamnya, yang dinamakan *feeder*.

Crusher yang digunakan untuk menghancurkan batu kapur terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama disebut vibrator, yang berfungsi untuk mengayak atau menyaring batu kapur sehingga batu kapur yang ukurannya lebih kecil akan langsung jatuh menuju *belt conveyor*. Batu kapur yang tertinggal akan secara

langsung menuju bagian kedua, yaitu bagian yang memiliki alat penghancur yang dinamakan *hammer*. Setelah mengalami penghancuran, batu kapur tersebut akan jatuh menuju *belt conveyor* yang sama.

Crusher yang digunakan untuk menghancurkan tanah liat. dan silika tidak dilengkapi dengan bagian *hammer*, hal ini dilakukan karena bahan-bahan tersebut cukup lunak. Jadi proses penghancuran bahan tersebut hanya merupakan proses penggilingan/ penghancuran menjadi bahan-bahan dengan ukuran lebih kecil.

Kapasitas masing-masing *hopper* adalah:

1. Batu kapur : 300 ton
2. Tanah liat : 50 ton
3. Silika : 50 ton

Setelah mengalami proses penghancuran, bahan-bahan tersebut dikirim menuju tempat penyimpanan yaitu *stock pile* dengan menggunakan *belt conveyor*¹⁰.

D. Jenis-Jenis Semen

Adapun jenis-jenis semen yaitu¹¹ :

1. Semen portland adalah semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menghaluskan klinker yang terdiri dari silikat-silikat kalsium yang bersifat hidrolis, bersama bahan tambahan yang biasanya digunakan adalah *gypsum*. Klinker adalah penamaan untuk gabungan komponen produk semen yang

¹⁰Apriyadi Firdaus, *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*, (Cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2007), h. 20-23.

¹¹Apriyadi firdaus, *Proses pembuatan semen pada PT. Holcim Indonesia tbk*, (cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultang Agung Tirtayasa, 2007), h. 8-9.

belum diberikan tambahan bahan lain untuk memperbaiki sifat dari semen.

Tipe-tipe semen portland:

a. Tipe I (*ordinary portland cement*)

Semen Portland untuk penggunaan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus seperti yang diisyaratkan pada jenis-jenis lain. Tipe ini paling banyak diproduksi dan mudah didapat dipasaran.

b. Tipe II (*Moderate heat Portland cement*)

Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan terhadap sulfat atau kalorhidrasi sedang. Type ini panas hidrasinya lebih rendah dibanding dengan type I. Semen Portland II ini disarankan untuk dipakai pada konstruksi bangunan seperti bendungan, dermaga, dan landasan berat yang ditandai adanya kolom-kolom dan dimana proses hidrasi rendah juga merupakan pertimbangan utama.

c. Tipe III (*High Early strength Portland cement*)

Semen Portland yang dalam penggunaannya memerlukan kekuatan tinggi pada tahap permulaan setelah pengikatan terjadi.

d. Tipe IV (*Low Heat Portland Cement*)

Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan kalor hidraksi rendah penggunaan semen ini banyak ditujukan untuk struktur *concrete* yang *massive*. Dan dengan volume yang besar, seperti bendungan, DAM, dan lapangan udara. Dimana kenaikan temperatur dari panas yang dihasilkan selama periode pengerasan diusahakan seminimal mungkin.

e. Tipe V (*Sulphato Resistance Portland Semen*)

Semen portland yang dalam penggunaannya memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Semen type ini cocok digunakan untuk penggunaan beton di daerah yang tanah maupun airnya mempunyai kandungan garam sulfat yang tinggi seperti air laut, daerah tambang.

f. Semen putih (*white cement*)

Semen putih adalah semen yang dibuat dengan bahan baku batu kapur yang mengandung oksida besi dan oksida magnesia yang rendah (kurang dari 1 %) sehingga dibutuhkan pengawasan tambahan agar semen ini tidak terkontaminasi dengan Fe_2CO_3 selama proses berlangsung pembakaran pada tanur putar menggunakan bahan bakar gas, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kontaminasi terhadap abu hasil pembakaran, juga terhadap oksida mangan sehingga warna dari semen putih tersebut tidak terpengaruh.

g. Semen sumur minyak (*oil well cement*)

Adalah semen hidrolis yang digunakan sebagai adukan konstruksi *masonry*, mengandung satu atau lebih semen kerak dapur tinggi semen *portland pozzolan*, semen alam atau kapur hidrolis dan bahan penambahnya mengandung satu atau lebih bahan-bahan seperti kapur padam, batu kapur, atau tanah liat yang dipersiapkan untuk keperluan ini sifat semen ini mempunyai penyerapan air yang baik, berdaya plastisitas yang tinggi dan kuat tekan yang rendah.

h. Semen berwarna

Sering dibutuhkan semen yang mempunyai warna yang sama dengan bahan atau material yang akan direkatkannya. Semen berwarna dibuat dengan menggunakan zat warna (pigmen) sebanyak (5-10) % pada saat semen putih

digiling. Zat warna yang ditambahkan harus tidak mempengaruhi selama penyimpanan atau selama pemakaian semen tersebut.

i. Semen cat

Semen cat merupakan tepung semen dari semen Portland yang digiling bersama-sama zat warna, filter dan *water repellent agent*. Semen cat biasanya dibuat warna putih yaitu dengan *titanium oksida* atau ZnS , sebagai filter biasanya dipakai *water repellent agent* atau bahan silika.

2. Semen non portland

a. Semen alam (*natural cement*)

Semen alam merupakan semen yang dihasilkan dari proses pembakaran batu kapur dan tanah liat pada suhu (85-1000) °C kemudian tanah yang dihasilkan digiling menjadi semen halus.

b. Semen alumina tinggi

Pada dasarnya adalah suatu semen kalsium aluminat yang dibuat dengan meleburkan campuran batu gamping, bauksit dan bauksit ini biasanya mengandung oksida besi, silika, magnesia dan ketidakmurnian lainnya. Cirinya ialah bahwa kekuatan semen ini berkembang dengan cepat dan ketahanannya terhadap air laut dan air yang mengandung sulfat lebih baik.

c. Semen *portland pozzolan*

Semen *portland pozzolan* adalah bahan yang mengandung senyawa silika dan alumina dimana bahan *pozzolan* itu sendiri tidak mempunyai sifat seperti semen

akan tetapi dalam bentuk halusya dan dengan adanya air, maka senyawa-senyawa tersebut akan bereaksi membentuk *kalsium aluminat hidrat* yang bersifat hidraulis.

d. Semen *sorel*

Semen *sorel* adalah semen yang dibuat melalui reaksi eksotermik larutan magnesium klorida 20 % terhadap suatu rumusan magnesia yang diperoleh dari kalsinasi magnesit dan magnesia yang didapatkan dari larutan garam.

e. *Portland blast furnace slag cement*

Semen yang dibuat dengan cara menggiling campuran klinker semen portland dengan kerak dapur tinggi (*blast furnace slag*) secara homogen. Kerak (*slag*) adalah bahan non metal hasil samping dari pabrik pengecoran besi dalam tanur (dapur tinggi) yang mengandung campuran antara kapur (CaCO_3), silika (SiO_2) dan alumina (Al_2O_3)¹².

E. Sejarah Plastik

Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an, menjadi 150 juta ton/tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton/tahun pada tahun 2005. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara eropa barat

¹²Apriyadi Firdaus, *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*, (Cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2007), h. 8-11.

mencapai 60kg/orang/tahun, di Amerika Serikat mencapai 80kg/orang/tahun, sementara di india hanya 2kg/orang/tahun¹³.

Plastik merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20 yang berkembang secara luar biasa penggunaannya dari hanya beberapa ratus ton pada tahun 1930-an, menjadi 150 juta ton/tahun pada tahun 1990-an dan 220 juta ton/tahun pada tahun 2005. Saat ini penggunaan material plastik di negara-negara eropa barat mencapai 60kg/orang/tahun, di Amerika Serikat mencapai 80kg/orang/tahun, sementara di india hanya 2kg/orang/tahun.

Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semi-sintetik. Mereka terbentuk dari kondensasi organik atau penambahan polimer dan bisa juga terdiri dari zat lain untuk meningkatkan performa atau ekonomi. Ada beberapa polimer alami yang termasuk plastik. Plastik dapat dibentuk menjadi film atau fiber sintetik. Nama ini berasal dari fakta bahwa banyak dari mereka *malleable*, memiliki properti keplastikan. Plastik didesain dengan variasi yang sangat banyak dalam properti yang dapat menoleransi panas, keras, *reliency* dan lain-lain. Digabungkan dengan kemampuan adaptasinya, komposisi yang umum dan beratnya yang ringan memastikan plastik digunakan hampir di seluruh bidang industry¹⁴

¹³ Ahvenainen, Raija, et al., *Modern Plastics Handbook* (ed. 1st). (Woodhead Publishing Limited, 2003). hlm. 24.1.

¹⁴ Plastik”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas* <http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik> (16 Januari 2014)
(Catatan: Tidak ada data penerbitan ensiklopedi secara terpisah karena situs ini dimutakhirkan [updated] tiap hari)

Plastik dapat juga menuju ke setiap barang yang memiliki karakter yang deformasi atau karena shear stres, lihat keplastikan (Fisika) dan ductile. Plastik dapat dikategorisasikan dengan banyak cara tapi paling umum dengan melihat tulang-belakang polimernya (*vinyl chloride, polyethylene, acrylic, silicone, urethane*, dan lain-lain). Plastik adalah polimer; rantai panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau monomer. Plastik yang umum terdiri dari polimer karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, *chlorine* atau belerang di tulang belakang.

Pengembangan plastik berasal dari penggunaan material alami (seperti: permen karet, *shellac*) sampai ke material alami yang dimodifikasi secara kimia (seperti: karet alami, *nitrocellulose*) dan akhirnya ke molekul buatan-manusia (seperti: *epoxy, polyvinyl chloride, polyethylene*).

1. Sifat-sifat Plastik

Plastik dapat digolongkan berdasarkan:

a. Sifat fisiknya

- 1) *Termoplastik*. Merupakan jenis plastik yang bisa didaur-ulang/dicetak lagi dengan proses pemanasan ulang. Contoh: *polietilen (PE), polistiren (PS), ABS, polikarbonat (PC)*
- 2) *Termoset*. Merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur-ulang/dicetak lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. Contoh: *resin epoksi, bakelit, resin melamin, urea-formaldehida*

b. Kinerja dan penggunaannya

1) Plastik komoditas

- a. Sifat mekanik tidak terlalu bagus
- b. Tidak tahan panas
- c. Contohnya: PE, PS, ABS, PMMA, SAN
- d. Aplikasi: barang-barang elektronik, pembungkus makanan, botol minuman

2) Plastik teknik

- a. Tahan panas, temperatur operasi di atas 100 °C
- b. Sifat mekanik bagus
- c. Contohnya: PA, POM, PC, PBT
- d. Aplikasi: komponen otomotif dan elektronik

3) Plastik teknik khusus

- a. Temperatur operasi di atas 150 °C
- b. Sifat mekanik sangat bagus (kekuatan tarik di atas 500 Kgf/cm²)
- c. Contohnya: PSF, PES, PAI, PAR
- d. Aplikasi: komponen pesawat
- c. Berdasarkan jumlah rantai karbonnya

1) 1 - 4 Gas (LPG, LNG)

2) 5 - 11 Cair (bensin)

3) 9 - 16 Cairan dengan viskositas rendah¹⁵

¹⁵“Plastik”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas <http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik> (16 Januari 2014)

- 4) 16 - 25 Cairan dengan viskositas tinggi (oli, gemuk)
 - 5) 25 - 30 Padat (parafin, lilin)
 - 6) 1000 - 3000 Plastik (polistiren, *polietilen*, dan lain-lain)
- d. Berdasarkan sumbernya
- 1) Polimer alami : kayu, kulit binatang, kapas, karet alam, rambut
 - 2) Polimer sintetis:
 - a. Tidak terdapat secara alami: *nylon, poliester, polipropilen, polistiren*
 - b. Terdapat di alam tetapi dibuat oleh proses buatan: karet sintetis
 - c. Polimer alami yang dimodifikasi: *seluloid, cellophane*(bahan dasarnya dari selulosa tetapi telah mengalami modifikasi secara radikal sehingga kehilangan sifat-sifat kimia dan fisika asalnya

F. Limbah Plastik

Sampah merupakan suatu masalah yang kompleks dikota dan desa, karena produksi sampah setiap waktu meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara umum sampah dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu pertama adalah sampah organik yang berupa sampah domestik (dari rumah tangga, sekolahan, pasar dan sebagainya) dan sampah non domestik (dari industri, pabrik dan sebagainya). Sampah organik bersifat dapat hancur di dalam tanah. Sedangkan jenis yang kedua adalah sampah non organik berasal dari domestik dan non domestik yaitu sampah yang tidak dapat hancur di dalam tanah, seperti sampah jenis plastik.

(Catatan: Tidak ada data penerbitan ensiklopedi secara terpisah karena situs ini dimutakhirkan [updated] tiap hari)

Sampah kantong-kantong plastik sangat banyak di rumah tangga, pasar dan tempat lain maupun di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah dapat mencemari tanah apabila sampah-sampah tersebut dibuang sembarangan tanpa ada proses daur ulang¹⁶.

a. Jenis-jenis plastik

Adapun jenis-jenis plastik yaitu:

1. PET (*Polyethylene Terephthalate*)

Jenis plastik ini dapat dijadikan sebagai bahan penambahan agregat kasar pada beton ringan melalui proses pemanasan, pendinginan dan pemecahan. Proses pengadukan berbeda dengan cara pengadukan pada beton normal. Pengadukan dimulai dengan memasukkan agregat pasir, semen dan 50 % air ke dalam *mixer*, kemudian diikuti oleh *additive* 50 % dan diaduk selama 5 menit. Sisa air dan *additive* dimasukkan ke dalam *mixer* dan diaduk selama 5 menit berikutnya.

Penggunaan limbah botol plastik PET sebagai campuran beton untuk meningkatkan kapasitas tarik belah dan geser. Dari hasil penelitian terhadap beton segar dapat disimpulkan bahwa dengan bertambahnya kadar cacahan botol plastik PET yang dicampur dalam campuran beton, maka akan cenderung terjadi penurunan pada nilai slump. Dari hasil pengujian terhadap beton yang telah mengeras diperoleh hasil dengan penambahan cacahan botol plastik PET. Berikut jenis limbah plastik tipe PET adalah:

¹⁶Irma Hardi Pratiwi, dkk, *Sistem Pengelolaan Sampah Plastik Terintegrated*, h. 2



Gambar II.1: Contoh plastik kemasan PET (*Polyethylene Terephthalate*)

Sumber: <http://www.gogreencharleston.org/>

2. HDPE (*High Density Polyethylen*)

HDPE banyak ditemukan sebagai kemasan makanan dan obat yang tidak tembus pandang. Seperti urutannya, plastik ini berlogo segitiga bernomor 2. Plastik jenis ini digunakan untuk botol kosmetik, obat, cairan kimia, dan lain-lain. Sama seperti jenis plastik sebelumnya, plastik ini direkomendasikan hanya untuk sekali pakai juga. Berikut bentuk fisik jenis limbah plastik ini adalah:



Gambar II.2: Contoh plastik kemasan tipe HDPE (*High Density Polyethylene*)

Sumber: <http://www.gogreencharleston.org/>

3. PVC (*Polyvinyl Chloride*)

PVC sering digunakan pada produk mainan anak, bahan bangunan, dan kemasan pada produk makanan. Plastik ini berlogo segitiga bernomor 3. Plastik ini sangat sukar didaur ulang. PVC dianggap sebagai jenis plastik paling berbahaya. Kandungan zat berbahaya dalam PVC mudah lumer/ luntur bila terkena makanan panas dan berminyak. Bahkan di beberapa negara Eropa, PVC sudah dilarang digunakan untuk bahan mainan anak.



Gambar II.3 : Contoh plastik kemasan tipe PVC (*Polyvinyl Chloride*)

Sumber: <http://www.gogreencharleston.org/>

4. LDPE (*Low Density Polyethylene*)

LDPE biasa digunakan untuk membungkus makanan. Sesuai urutannya, plastik ini berlogo segitiga bernomor 4. Jenis plastik ini biasanya dipakai untuk tempat makanan dan botol yang lembek. Plastik yang terbuat dari bahan ini dapat didaur ulang dan baik untuk barang-barang yang memerlukan fleksibilitas tetapi kuat. Plastik dengan bahan dapat dibilang tidak dapat dihancurkan, tetapi tetap baik untuk makanan.



Gambar II.4: Contoh plastik kemasan tipe (LDPE)

Sumber: <http://www.gogreencharleston.org/>

5. PP (Polipropilen)

PP merupakan plastik terbaik dan paling aman untuk yang berhubungan dengan makanan dan minuman. *Polipropilen* ini berlogo segitiga bernomor 5. Bahan ini merupakan bahan paling aman dan baik bahkan pada beberapa plastik tempat baterai gadget yang menggunakan plastik jenis ini. Jika anda memilih plastik terbaik, pilihlah plastik yang berlogo segitiga bernomor 5 ini.



Gambar II.5: Contoh plastik kemasan tipe PP (*polypropylene*)

Sumber: <http://www.gogreencharleston.org/>

6. PS (Polistirena)

PS merupakan plastik yang hanya digunakan sekali pakai. Contoh paling akrab adalah *sterofoam*. Kotak CD juga mengandung *polistirena*. Kandungan bahan kimia plastik jenis ini berbahaya bagi kesehatan. Di negara seperti Amerika melarang pemakaian plastik jenis ini.



Gambar II.6 : Contoh plastik kemasan tipe PS (*polystyrene*)

Sumber: <http://www.gogreencharleston.org/>

7. Kategori 8 untuk jenis lainnya

Kategori ini mencakup semua jenis plastik yang tidak termasuk dalam ketujuh kategori di atas. Namun, bukan berarti plastik jenis ini aman sebagai wadah makanan, karena di dalam kategori ini termasuk *polikarbonat*¹⁷.

G. Teori Beton

Beton adalah suatu campuran yang terjadi dari agregat alam seperti pasir, batu pecah, dan semen. Sebagai alternatif lain dapat juga digunakan agregat seperti terak sebagai hasil simpangan dari peleburan baja, apabila memang cocok untuk keadaan yang kita hadapi.

Bahan utama campuran lainnya ialah bahan pengikat, yang mengikat butiran-butiran agregat menjadi satu dan akhirnya menjadi bahan yang keras,

¹⁷Suharto, *Rancangan Produk Bahan Plastik Daur Ulang Sebagai Peningkatan Industri Kreatif*, (Semarang: 2004), h. 42- 44.

bahan yang biasa digunakan adalah bahan hasil reaksi kimia antara semen dan air. Bahan pengikat lainnya digunakan dalam skala yang lebih kecil untuk beton khusus, dimana semen dan air yang biasa digunakan diganti seluruhnya atau sebagian saja oleh bahan-bahan yang dikenal sebagai *epoxy* atau *polyester*.

Beton dalam keadaan segar dapat dibuat bermacam-macam bentuk maka keuntungan ini dapat digunakan untuk tujuan arsitektur. Beton mempunyai kekuatan tarik yang rendah dibandingkan dengan kekuatan tekannya, sehingga untuk pelaksanaannya biasa dipasang tulang tarik dari baja yang menahan gaya tarik. Beton yang demikian disebut beton bertulang. Jenis yang lainnya biasanya disebut beton praktekan karena pada betonnya diberikan gaya tekan lebih dahulu untuk mengimbangi gaya tarik yang bekerja kemudian.

Dalam konstruksi, beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland, yang terdiri dari agregat mineral (biasanya kerikil dan pasir) semen dan air. Biasanya dipercayai bahwa beton mengering setelah pencampuran dan peletakan, sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi, mengelem komponen lainnya bersama, dan akhirnya membentuk material seperti batu.

Beton digunakan untuk membuat perkerasan jalan, struktur bangunan, pondasi, jalan, jembatan penyebrangan, struktur parkir, dasar untuk pagar/gerbang dan semen dalam bata atau tembok blok. Nama lama untuk beton adalah batu cair. Dalam perkembangannya dalam perkembangannya banyak beton baru hasil modifikasi.

Pozzolana adalah jenis pasir yang luar biasa dimana reaksi kimianya dengan kapur dan air, menjadi sebuah bebatuan yang memiliki massa selanjutnya, kimia itu adalah silica dan alumunium dimana bereaksi dengan Kalsium Hidroksida untuk membentuk senyawa dengan sifat semen¹⁸.

1. Jenis-jenis beton

a. Beton biasa

Terdiri dari agregat yang diikat menjadi satu oleh pasta semen. Selama masih dapat dikerjakan, beton ini dianggap masih segar. Beton yang baru dituangkan dan segera dipadatkan disebut beton hijau. Sedangkan bila mencapai kekerasan yaitu setelah 12 jam selesai pengecoran disebut beton muda.

b. Beton berat

Beton ini mempunyai berat volume lebih besar dari 2,8 ton/m³ dipakai untuk pelindung terhadap sinar gamma. Beton ini dipakai untuk reaktor.

c. Beton normal/ biasa

Dipakai untuk konstruksi tempat tinggal biasa dengan berat volume 1,8-2,8 ton/m³. Jenis agregatnya antara lain: pasir, batu pecah, atau batu alam.

d. Beton ringan

Berat volumenya antara 0,6-1,8 ton/m³ dipakai untuk bangunan pemikul beban ringan. Agregat yang digunakan adalah batu lempung, *expended clay*, *verum culie*.

2. Teknik Pembuatan

¹⁸Beton”, *Wikipedia Ensiklopedia Bebas*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Beton> (Catatan: Tidak ada data penerbitan ensiklopedi secara terpisah karena situs ini dimutakhirkan [updated] tiap hari). (16 Januari 2014).

Berdasarkan teknik pembuatannya, beton dapat dibagi atas beberapa jenis. Beton ini langsung dibuat dalam keadaan plastis, dan cara pembuatannya berdasarkan atas¹⁹

- a. Beton siap pakai (*Ready Mix Concrete*)
- b. Beton dibuat dilapangan (*Site Mix*)
- c. Beton *precast*

Beton ini dibentuk dalam elemen-elemen yang merupakan bagian dari suatu konstruksi. Bagian yang akan dibuat menjadi beton ini dipasang dalam keadaan mengeras.

- d. Beton *prestress*

Beton ini dibuat dengan memberi tegangan dalam beton sebelum mendapat beban luar

3. Kelas dan Mutu Beton

- a. Beton kelas 1: Beton kelas 1 adalah beton untuk pekerjaan-pekerjaan non struktural yang pelaksanaannya tidak diperlukan keahlian khusus.
- b. Beton kelas II: Beton kelas II adalah untuk pekerjaan struktural secara umum. Pelaksanaannya memerlukan keahlian yang cukup dan harus dilakukan pengawasan tenaga ahli.
- c. Beton kelas III: Beton kelas III adalah untuk pekerjaan-pekerjaan structural secara umum dimana dipakai mutu beton dengan kekuatan tekan lebih tinggi dari K225. Dalam pelaksanaannya memerlukan keahlian khusus dan laboratorium dengan peralatan yang lengkap.

¹⁹ Apriyadi Firdaus, *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*, (Cilegon: Fak. Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2007).

4. Sifat Pengerjaan Beton

Sifat pengerjaan beton belum didefinisikan secara tepat. Namun untuk tujuan-tujuan praktek pengertiannya memudahkan kita untuk mengolah beton sejak masih berada dalam pengadukan sampai selesai dipadatkan.

5. Tiga karakteristik utama Kemudahan mengolah

6. Kemudahannya dipadatkan dalam pengerjaan beton terdiri dari:

- a. Kekentalannya
- b. Kekentalan atau konsistensi beton ngkutan.

7. Percobaan cara pengukuran sifat merupakan suatu ukuran untuk menunjukkan suatu keadaan basah beton yang bersa pengerjaan

Ada tiga percobaan pengukuran sifat pengerjaan beton yang telah digunakan secara luas:

- a. Percobaan slump
- b. Percobaan penentuan faktor pemadatan
- c. Percobaan dengan menggunakan alat pengukur konsistensi.

8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan beton

- a. Kekuatan tekan beton, kekuatan tekan beton adalah muatan tekan maksimum yang dapat dipikul persatuan luas. Kekuatan tekan beton yang dapat dicapai ialah 1000 kg/cm^2 .
- b. Kekuatan tarik beton adalah sangat penting dalam merencanakan jalan raya, landasan pesawat dan lain-lain. Komponen-komponen diisyaratkan untuk menahan tegangan-tegangan tarik.

9. Semen PCC(Portland Composite Cement)

Semen komposit Portland (PCC) merupakan semen produk terbaru yang dikeluarkan oleh PT.ITP Tbk. Semen PCC merupakan turunan oleh semen OPC (*Ordinary Portland Cement*) yang bahan baku pembuatannya sama dengan bahan baku OPC (*Ordinary Portland Cement*) tetapi pada Type semen PCC ditambahkan pula aditif selain Gypsum ada Zat Aditif lain yang ditambahkan yang tidak terdapat pada semen OPC yaitu : *Lime stone, Fly Ash* dan *Trass*. Ketiga Aditif tersebut mempunyai kontribusi yang sangat-sangat penting sehingga semen type PCC (*Portland Composite Cement*) mempunyai kualitas yang dihasilkan lebih baik dari semen type OPC (*Ordinary Portland Cement*). Kuat tekan merupakan kemampuan semen untuk menahan beban yang diberikan. Besar kecilnya kuat tekan yang diberikan oleh semen merupakan parameter terhadap kualitas semen. Ada beberapa factor yang mempengaruhi terhadap kuat tekan semen yaitu kehalusan, residu, dan senyawa kimia didalam semen.

H. Beton Secara Umum

Semen komposit Portland (PCC) merupakan semen produk terbaru yang dikeluarkan oleh PT.ITP Tbk. Semen PCC merupakan turunan oleh semen OPC (*Ordinary Portland Cement*) yang bahan baku pembuatannya sama dengan bahan baku OPC (*Ordinary Portland Cement*) tetapi pada Type semen PCC ditambahkan pula aditif selain Gypsum ada Zat Aditif lain yang ditambahkan yang tidak terdapat pada semen OPC yaitu : *Lime stone, Fly Ash* dan *Trass*. Ketiga Aditif tersebut mempunyai kontribusi yang sangat-sangat penting sehingga semen type PCC (*Portland Composite Cement*) mempunyai kualitas yang

dihasilkan lebih baik dari semen type OPC (*Ordinary Portland Cement*). Kuat tekan merupakan kemampuan semen untuk menahan beban yang diberikan. Besar kecilnya kuat tekan yang diberikan oleh semen merupakan parameter terhadap kualitas semen. Ada beberapa factor yang mempengaruhi terhadap kuat tekan semen yaitu kehalusan, residu, dan senyawa kimia didalam semen.

Semen komposit Portland (PCC) merupakan semen produk terbaru yang dikeluarkan oleh PT.ITP Tbk. Semen PCC merupakan turunan oleh semen OPC (*Ordinary Portland Cement*) yang bahan baku pembuatannya sama dengan bahan baku OPC (*Ordinary Portland Cement*) tetapi pada Type semen PCC ditambahkan pula aditif selain Gypsum ada Zat Aditif lain yang ditambahkan yang tidak terdapat pada semen OPC yaitu : *Lime stone*, *Fly Ash* dan *Trass*. Ketiga Aditif tersebut mempunyai kontribusi yang sangat-sangat penting sehingga semen type PCC (*Portland Composite Cement*) mempunyai kualitas yang dihasilkan lebih baik dari semen type OPC (*Ordinary Portland Cement*). Kuat tekan merupakan kemampuan semen untuk menahan beban yang diberikan. Besar kecilnya kuat tekan yang diberikan oleh semen merupakan parameter terhadap kualitas semen. Ada beberapa factor yang mempengaruhi terhadap kuat tekan semen yaitu kehalusan, residu, dan senyawa kimia didalam semen.

Semen komposit Portland (PCC) merupakan semen produk terbaru yang dikeluarkan oleh PT.ITP Tbk. Semen PCC merupakan turunan oleh semen OPC (*Ordinary Portland Cement*) yang bahan baku pembuatannya sama dengan bahan baku OPC (*Ordinary Portland Cement*) tetapi pada Type semen PCC ditambahkan pula aditif selain Gypsum ada Zat Aditif lain yang ditambahkan

yang tidak terdapat pada semen OPC yaitu : *Lime stone, Fly Ash* dan *Trass*. Ketiga Aditif tersebut mempunyai kontribusi yang sangat-sangat penting sehingga semen type PCC (*Portland Composite Cement*) mempunyai kualitas yang dihasilkan lebih baik dari semen type OPC (*Ordinary Portland Cement*). Kuat tekan merupakan kemampuan semen untuk menahan beban yang diberikan. Besar kecilnya kuat tekan yang diberikan oleh semen merupakan parameter terhadap kualitas semen. Ada beberapa factor yang mempengaruhi terhadap kuat tekan semen yaitu kehalusan, residu, dan senyawa kimia didalam semen.

Jika ingin beton yang baik dalam arti memenuhi persyaratan yang lebih ketat karena tuntutan yang lebih tinggi, maka harus diperhitungkan dengan seksama cara memperoleh adukan beton segar yang baik dan beton keras yang dihasilkan juga baik beton yang baik adalah beton yang kuat, tahan lama, kedap air.

➤ Kelebihan beton

1. Dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi
2. Biaya pemeliharaan yang kecil
3. Tahan terhadap temperature yang tinggi
4. Mampu memikul beban yang berat
5. Harganya yang relative murah

➤ Kekurangan Beton

1. Bentuk yang telah dibuat susah diubah
2. Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi

3. Beton mempunyai daya kuat tarik yang rendah, sehingga mudah retak oleh karena, itu perlu diberi baja tulangan
4. Daya pantul suara yang besar
5. Beton sulit untuk dapat kedap air secara sempurna sehingga selalu dapat dimasuki air dan air yang membawa garam dapat merusak beton.
6. Berat
7. Pelaksanaan pekerjaan membutuhkan ketelitian yang tinggi²⁰



²⁰ Sofiyon j.p Manik, pengaruh Penambahan Pozzoloth 100Ri Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton Dengan Pengurangan Faktor Air Semen, (USU Medan : 2008), h. 27-29.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni-Juli 2015 di Laboratorium Beton PT. Semen Bosowa Kabupaten Maros.

B. Alat dan Bahan Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah:


- a. Mesin penekan berfungsi untuk menguji kuat tekan.
- b. Meja penggetar berfungsi membebaskan tuangan dari pas pencetakan dilakukan pemukulan.
- c. Cetakan benda uji berfungsi untuk mencetak benda uji.
- d. Tongkat pemadat berfungsi untuk mengetahui nilai slump.
- e. Mistar baja berfungsi untuk meratakan adonan.
- f. Timbangan berfungsi untuk mengukur massa suatu benda.
- g. *Compression testhing*.

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah

- a. Semen
- b. Air
- c. Pasir
- d. Plastik jenis PET (*Polythelene T₄₀ late*)
- e. Kerikil

C. Model Sampel Bahan

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pembuatan dan pencetakan bahan sampel uji beton, maka lebih awal diukur volume sampel dengan model sebagai berikut:



Gambar III.1: Model sampel beton yang dibuat

Sehingga ukuran volume sampel beton adalah:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot t$$

$$V = 3,14 \times 7,5^2 \times 30$$

$$V = 5.298,75 \text{ cm}^3.$$

D. Tabel Pengamatan

1. Data pengamatan pengaruh penambahan massa plastik terhadap kualitas beton

Tabel III.1 : Hasil uji pengamatan dengan penambahan massa plastik terhadap kuat tekan beton

Semen = ... kg , pasir = ... kg, air = ... kg, kerikil = ... kg

No	Massa plastik ($\times 10^{-3}$ kg)	Kuat tekan beton ($\times 10^4$ N/m ²)		
		3 hari	7 hari	28 hari
1

2
3
4
5

2. Data pengamatan pengaruh perendaman terhadap kuat tekan beton.

Tabel III. 2 : Hasil uji pengaruh perendaman terhadap kuat tekan beton

Semen = ... kg , Pasir = ... kg, Air = ... kg, kerikil = ... kg

No	Massa plastik ($\times 10^{-3}$ kg)	Kuat tekan beton ($\times 10^4$ N/m ²)		
		3 hari	7 hari	28 hari
1
2
3
4
5

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


E. Prosedur Kerja

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Menyiapkan alat dan bahan
- b. Menimbang semen, pasir, kerikil, air, dan agregat limbah plastik.
- c. Menambahkan air sedikit demi sedikit.
- d. Pengadukan mesin dengan jalan pencampuran limbah plastik dengan air sebanyak 30 % - 40 % ke dalam bak pengaduk (*mixer*).


- e. Menjalankan mesin pengaduk lalu masukkan sisa agregat limbah plastik dan sisa air selama 3 menit.
- f. Meletakkan corong slump di atas plat alas.
- g. Memasukkan adukan beton kedalam corong kurang lebih $\frac{1}{3}$ bagian lalu menusuk dengan batang pemadat secara merata sebanyak 25 kali.
- h. Melakukan hal yang sama untuk lapisan kedua dan ketiga. Penusukan batang pemadat hanya untuk lapisan yang bersangkutan saja dan tidak mengenai lapisan sebelumnya.
- i. Meratakan permukaan atasnya dengan batang pemadat.
- j. Memberikan tanda pada tiap-tiap sampel.
- k. Mendinginkan beton selama 24 jam.
- l. Membuka beton dari cetakan.
- m. Melakukan perendaman pada beton (fase perendaman).
- n. Mencatat pengujian kuat tekan dengan menggunakan *Compression testhing* pada masing-masing umur beton yaitu 3 hari, 7 hari dan 28 hari, dengan teknik model penekanan uji sampel adalah:


Gaya tekan kebawah





F. Diagram Alir Penelitian





Gambar III.2 : Diagram alir penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di laboratorium beton PT. Semen Bosowa Maros dengan menggunakan agregat limbah plastik jenis PET (*Polythelene Terephelate*) dengan parameter uji kuat tekan beton. Bahan beton berupa agregat limbah plastik yang berbahan semen, kerikil, pasir, dan air dicampur sesuai ukuran standar masing-masing yang ditentukan. Dari bahan-bahan tersebut kemudian mengukur massanya menggunakan neraca analitik.

Pada standar pengujian semen Portland Komposit (SNI 15-7064-2004) tentang metode pengujian kuat tekan beton, lama masa perendaman terdiri dari tiga bagian yaitu umur 3 hari, umur 7 hari dan umur 28 hari. Setelah proses pembuatan beton dan perendaman selanjutnya maka dilakukan proses pengujian kuat tekan beton yang tentunya tidak secara bersamaan karena adanya perbedaan hari. Untuk beton dengan umur tiga hari perendaman hasilnya beragam tergantung dengan banyaknya persentasi penambahan. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada pada tabel IV.1 sebagai berikut:

1. Pengaruh penambahan massa plastik terhadap kuat tekan beton

Tabel IV.1 : Hasil uji kuat tekan beton dengan pengaruh penambahan massa plastik terhadap kuat tekan beton semen = 13,51 kg, pasir = 1.615 kg, air = 5,67 kg, kerikil = 15,78 kg;

No.	Massa plastik ($\times 10^{-3}$ kg)	Kuat tekan beton menurut eksperimen ($\times 10^4$ N/ m ²)			Kuat tekan standar menurut (SNI) ($\times 10^4$ N/ m ²)		
		3 hari	7 hari	28 hari	3 hari	7 hari	28 hari
1	10	188.94	260.71	311.18	min 125	min 200	min 250
2	20	178.12	241.45	291.10			
3	30	166.20	225.21	289.00			
4	40	154.17	213.54	276.22			
5	50	153.10	208.77	248.10			
6	Tanpa penambahan plastik	226.09	281.10	320.10			


Untuk umur 3 hari telah memenuhi standar, tetapi semakin banyak agregat limbah plastik maka semakin berkurang kuat tekannya, pada umur 7 hari juga telah memenuhi standar semuanya, kemudian untuk masa perendaman 28 hari yang memenuhi hanya penambahan 40×10^{-3} kg dapat dijelaskan bahwa semakin banyak penambahan agregat limbah plastik maka kuat tekan betonnya semakin berkurang.

Berdasarkan Standar Nasional (SNI) bahwa data kuat tekan beton dengan penambahan agregat limbah plastik semuanya telah memenuhi standar pula. Dari nilai kuat tekan beton yang diperoleh dalam penelitian ini dapat lebih ditingkatkan

tetapi menggunakan metode dan perlakuan yang berbeda terhadap plastik itu sendiri. Sebagai contoh dalam penelitian ini plastik digunakan sebagai pengganti air, kerikil, semen dan sebagainya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan agregat limbah plastik terhadap kuat tekan beton pada semen bosowa dengan cara membuat beton dengan melalui penambahan agregat limbah plastik dengan perlakuan perendaman beton selama 28 hari namun dilakukan pengujian kuat tekan beton sebanyak 3 kali pengujian yaitu 3 hari, 7 hari dan 28 hari. Hasil pengujiannya dapat dilihat pada pada tabel IV.1 berikut:

Grafik IV.I Hasil uji kuat tekan terhadap massa kualitas beton



Dari data Standar Nasional Indonesia (SNI) data kuat tekan beton pada agregat limbah plastik semua telah memenuhi standar. Akan tetapi untuk mendapat hasil kuat tekan beton yang lebih bagus yaitu dengan penambahan

agregat limbah plastik yang lebih sedikit yaitu 10×10^{-3} kg - 50×10^{-3} kg dengan umur beton yang lama di gunakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengaruh penambahan agregat limbah plastik terhadap kuat tekan beton dengan penambahan massanya masing-masing 10×10^{-3} kg, 20×10^{-3} kg, 30×10^{-3} kg, 40×10^{-3} kg dan 50×10^{-3} kg. Kemudian agregat limbah plastik tersebut setelah bahan dicetak menjadi beton, maka selanjutnya diuji kuat tekannya dengan menggunakan *compression testhing*. Masa perendaman bahan beton dilakukan masing-masing selama 3 hari, 7 hari dan 28 hari. Hal ini dilakukan sesuai dengan standar nasional SNI 15-7064-2004 tentang uji kuat tekan semen Portland.

2. Pengaruh lama perendaman terhadap kualitas beton


Tabel IV. 2: Pengaruh perendaman terhadap kuat tekan beton semen =13,51 kg, pasir =1.615 kg, air = 5,67 kg, kerikil = 15,78 kg

No	Massa plastik ($\times 10^{-3}$ kg)	Kuat tekan beton menurut eksperimen ($\times 10^4$ N/m ²)			Kuat tekan standar menurut (SNI) ($\times 10^4$ N/m ²)		
		3 hari	7 hari	28 hari	3 hari	7 hari	28 hari
1	10	199.3	277.15	558.48	Min 125	min 200	Min 250
2	20	198.24	260.23	552.26			
3	30	190.22	249.2	496.77			
4	40	189.17	232.1	369.71			
5	50	174.11	222.09	361.43			
	Tanpa	226.09	281.10	561.10			

	penambahan						
	plastik						

Pada perlakuan penambahan agregat limbah plastik dilakukan perlakuan sebanyak lima kali dengan penambahan agregat yang divariasikan.

Grafik IV.2 Pengaruh perendaman terhadap kuat tekan beton



Pada grafik IV.2 terlihat hubungan antara pengaruh perendaman terhadap kuat tekan beton. Pada pengujian kuat tekan dengan usia beton 3 hari masih memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap kualitas kuat tekan beton dibandingkan dengan pengujian kuat tekan selama 7 hari dan pengujian kuat tekan beton dengan usia beton 28 hari mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya massa pencampuran agregat limbah plastik yang bervariasi dan bergantung pada proporsi jumlah penambahannya.

Pada penelitian ini digunakan bahan campuran terdiri dari semen = 13,51 kg; pasir = 1,615 kg; air = 5,67 kg dan kerikil = 15,78 kg dimana nilai tersebut

merupakan ketentuan Standar Nasional (SNI) dan digunakan lima variasi penambahan agregat yaitu 10×10^{-3} kg, 20×10^{-3} kg, 30×10^{-3} kg, 40×10^{-3} kg dan 50×10^{-3} kg untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan agregat plastik terhadap kuat tekan beton.

Untuk penambahan agregat limbah plastik untuk umur perendamannya selama 3 hari telah memenuhi standar baik 10×10^{-3} kg sampai 50×10^{-3} kg, begitu pula untuk umur perendaman 7 hari telah memenuhi standar. Sedangkan untuk perendaman 28 hari yang memenuhi nilai standar hanya pada penambahan massa agregat 10×10^{-3} kg sampai 40×10^{-3} kg. Dapat diprediksi bahwa untuk umur 28 hari penambahan massa agregat 40×10^{-3} kg tidak dapat memenuhi standar lagi. Dan dinyatakan bahwa semakin banyak agregat limbah plastik ditambahkan maka semakin berkurang kuat tekan betonnya. Hal ini disebabkan karena semakin lama masa perendaman maka tidak cocok ditambahkan massa agregat yang lebih banyak. Ini akan menghasilkan nilai uji tekan suatu bahan beton yang akan semakin berkurang.

Jadi berdasarkan hasil penelitian bahan beton yang diperoleh secara keseluruhan yaitu 15 buah, dengan massa yang bervariasi dimana masa perendaman dilakukan dengan menggunakan air dalam bak/kolam selama umur perendaman 3 hari, 7 hari dan 28 hari dengan posisi beton horisontal, dimana lama masa perendaman maka beton tersebut mempunyai kualitas yang bagus.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kualitas yang dihasilkan oleh beton dengan agregat limbah plastik bervariasi tergantung berapa jumlah penambahan agregat tersebut semakin banyak penambahan maka semakin rendah kualitas beton yang dihasilkan.
2. Perbandingan juga otomatis bervariasi tergantung dengan penambahan semakin banyak penambahan maka perbedaan kualitas juga semakin tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disarankan bahwa:

1. Kualitas beton dengan limbah plastik masih bisa ditingkatkan dengan berbagai metode dan variasi, misalnya penambahan bahan yang harus diganti seperti pasir atau kerikil. Atau jenis bahan plastik yang digunakan bisa diubah atau disesuaikan dengan agregat yang akan digantikan atau bisa juga dengan memvariasikan ukuran plastik menjadi lebih kecil lagi.
2. Diharapkan dalam penelitian ini memperlihatkan perbandingan komposisi beton yang akan di gunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Sutrisno, *Analisis Variasi Kandungan Semen Terhadap Kuat Tekan Beton Ringan Struktural Agregat Pumice*, (Yogyakarta : 2007).
- Apriyadi firdaus, 2007. *Proses Pembuatan Semen Pada PT. Holcim Indonesia Tbk*”. Cilegong:Fak. Teknik Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, h. 6.
- Bahan Penyusun Semen* [Http://eprints.undip.ac.id/34530/15/6_Chapter_II.Pdf](http://eprints.undip.ac.id/34530/15/6_Chapter_II.Pdf) (15 Juni 2005).
- Bahreisy, Said. *Tafsir Ibnu Katsir. Jilid 1*. Kuala Lumpur Victory Agencia: 1988. h. 79.
- Irma Hardi Pratiwi, dkk. *Sistem Pengelolaan Sampah Plastik Terintegrasi Dengan Pendekatan Agnonom Total Guna Meningkatkan Peran Serta Masyarakat*. Institut Tekhnologi Sepuluh November ITS Jakarta, h. 2
- Julian Bagus Hariawan. *Pengaruh Perbedaan Karakteristik Type Semen Ordinary Portland Cement (OPC) Dan Portland Composite Cement (PCC) Terhadap Kuat Tekan Mortar*. H. 3-7
- Kusuma Drajat S. 2010. *Prototipe Beton Plastik Dengan Bahan Dasar Agregat Plastik Hasil Daur Ulang*. Jurusan Tekhnik Sipil Negeri Jakarta Kampus Baru UI Depok. Politeknologi Vol. 9 No. 1, Januari, h. 72.
- Tri. Mulyono, 2004. *Teknologi Beton*. Yogyakarta: Andi, h. 4-9.

Semen <http://Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24/4> Chapter%2011.pdf(24 april 2011).

Shihab. M, Quraish. 2002. *Tafsir Almisba*. Jakarta :Lentera hati. H. 429

Suharto, *Rancangan Produk Bahan Plastik Daur Ulang Sebagai Peningkatan Industri Kreatif*. Semarang. h. 42-44

Sofiyon j.p Manik, *pengaruh Penambahan Pozzolith 100Ri Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Tarik Belah Beton Dengan Pengurangan Faktor Air Semen*, (USU Medan : 2008), h. 38.

Sri Nurma Yunita, Dkk, *Pengujian kualitas semen dilaboratorium Beton PT, Semen Bosowa Maros*, Universitas Negeri Makassar, h,11-14.

Yudi Risdiyanto. 2013. *Kajian Kuat Tekan Beton Dengan Perbandingan Volume Dan Perbandingan Berat Untuk Produksi Beton Massa Menggunakan Agregat Kasar Batu Pecah Merapi Studi Kasus Pada Pembangunan Sabo Dam*.Universitas Negeri Yogyakarta, h, 2-3.

Ahvenainen, Raija, et al., *Modern Plastics Handbook* (ed. 1st). (Woodhead Publishing Limited, 2003). hlm. 24.1.