

**PENGARUH MODIFIKASI GELATIN SISIK IKAN BANDENG DENGAN  
AMILUM MENGGUNAKAN PENTAUT SILANG GLUTARALDEHID  
TERHADAP VISKOSITAS**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi (S.Farm.) Program Studi Farmasi  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**MILA FEBRIANI**  
NIM: 70100115081

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

**PENGARUH MODIFIKASI GELATIN SISIK IKAN BANDENG DENGAN  
AMILUM MENGGUNAKAN PENTAUT SILANG GLUTARALDEHID  
TERHADAP VISKOSITAS**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Farmasi (S.Farm.) Program Studi Farmasi  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**MILA FEBRIANI**  
NIM: 70100115081

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Febriani  
NIM : 70100115081  
Tempat/Tgl. Lahir : Jenepono, 26 September 1997  
Program Studi : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Abdul Mutalib Dg. Narang, Kel. Tombolo, Kec. Somba  
Opu  
Judul : Pengaruh Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng Dengan  
Amilum Menggunakan Pentaut Silang Glutaraldehyd  
Terhadap Viskositas

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, Januari 2023

Penyusun,

Mila Febriani

NIM: 70100115081

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng Dengan Amilum Menggunakan Pentaut Silang Glutaraldehid Terhadap Viskositas” yang disusun oleh Mila Febriani, NIM: 70100115081, mahasiswa Program Studi Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 25 Januari 2023 M, bertepatan dengan 2 Rajab 1444 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 25 Januari 2023 M

2 Rajab 1444 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Munaqisyi I	: apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisyi II	: Dr. H. Kurdi, M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.

NIP. 19530203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah swt atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Pengaruh Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng dengan Amilum Menggunakan Pentaut Silang Glutaraldehid terhadap Viskositas”. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw keluarga, dan para sahabat serta orang-orang yang mengikutinya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di bidang pendidikan Strata 1 (S1). Besar harapan penulis agar skripsi ini menjadi penunjang ilmu pengetahuan ke depannya dan bermanfaat bagi orang banyak.

Dengan atas izin Allah swt dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa membantu dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Terkhusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan dengan setulus hati kepada orang tua, ayah saya Ir. Burham Burung dan ibu saya Hj. Muliati S.Pd atas segala doa, kesabaran, kegigihan, serta pengorbanan yang diberikan dalam membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini. Merekalah yang senantiasa menjaga, merawat dan memimbing selama masa perkuliahan sampai saat ini. Demikian juga untuk saudara-saudaraku tersayang dan keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan kehangatan semoga kita semua diberikan rezeki yang terus mengalir dan selalu dalam lindungan Allah swt. Begitu besar pengorbanan mereka dalam penyelesaian skripsi ini sedangkan dapat tersusun

dengan baik dan insyaAllah saya akan dapat melaksanakan semua petunjuk dan nasihat yang telah diberikan kepada saya pribadi.

Melalui kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih pula kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Mardan M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Wahyuddin, M.Hum., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag., selaku Wakil Rektor IV Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Dr. Apt. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., selaku Wakil Dekan I (bidang akademik) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Bapak Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.K.M., MARS., selaku Wakil Dekan II (bidang administrasi dan keuangan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
9. Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III (bidang kemahasiswaan) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
10. Ibu apt. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar sekaligus

penguji kompetensi yang telah memberi banyak saran dan masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

11. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S. Farm.,M.Si., selaku sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
12. Ibu apt. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta sabar dalam membimbing penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Ibu Dwi Wahyuni Laboe, S.Si., M.Si., selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya serta memberikan arahan dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Bapak Dr. H. Kurdi, M.Hi., selaku penguji agama yang telah memberikan arahan dan tuntunan dalam mengoreksi kekurangan skripsi ini.
15. Seluruh dosen, staf, keluarga besar Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar, yang telah ikhlas dalam membantu dan memberikan berbagai informasi yang penulis butuhkan demi terselesaikannya skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini mendapat ridha dari Allah swt dan memberi manfaat bagi masyarakat dan penikmat ilmu pengetahuan, khususnya kepada penulis sendiri. Aamiin ya Rabbal Aalamin.

Gowa, Januari 2023

Penyusun,

Mila Febriani  
NIM: 70100115081

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
1. Tujuan Penelitian.....	17
2. Manfaat Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	18
A. Uraian Ikan Bandeng (Chanos chanos).....	18
B. Amilum.....	20
C. Gelatin.....	29
D. Glutaraldehid.....	33
E. Tinjauan Islam.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.....	38



C. Sampel Penelitian.....	38
D. Alat dan Bahan.....	38
E. Prosedur Kerja .....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil.....	41
B. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	53
KEPUSTAKAAN.....	54
LAMPIRAN.....	60
RIWAYAT HIDUP.....	76



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kebutuhan asam amino esensial bandeng .....	19
Tabel 2. Komposisi amilum jagung, kentang, singkong.....	25
Tabel 3. Perbandingan bahan pada pembuatan gelatin modifikasi.....	39
Tabel 4. Hasil pengujian organoleptik ekstraksi gelatin ikan bandeng.....	41
Tabel 5. Hasil pengujian organoleptik gelatin modifikasi taut silang .....	41
Tabel 6. Perhitungan bahan... ..	43
Tabel 7. Viskositas hasil gelatin modifikasi taut silang.....	44
Tabel 8. Bobot jenis terhadap modifikasi gelatin taut silang .....	65
Tabel 9. Laju alur terhadap modifikasi gelatin taut silang.....	65
Tabel 10. Viskositas.....	66



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ikan Bandeng ( <i>Chanos chanos</i> )... ..	18
Gambar 2. Rumus Struktur Gelatin... ..	29
Gambar 3. Rumus Struktur Glutaraldehyd.....	33
Gambar 4. Grafik Gelatin Modifikasi Taut Silang .....	46
Gambar 5. Penimbangan Sampel.....	67
Gambar 6. Pengadukan Konstan Dengan Magnetik Stirer .....	67
Gambar 7. Larutan Amilum .....	67
Gambar 8. Pengenceran Glutaraldehyd .....	67
Gambar 9. Prosedur Uji Viskositas Modifikasi .....	68
Gambar 10. Hasil Modifikasi Gelatin Amilum Solani- Glutaraldehyd .....	68
Gambar 11. Hasil Modifikasi Gelatin Amilum Manihot-Glutaraldehyd....	68
Gambar 12. Media Pengujian Viskositas .....	68
Gambar 13. Hasil Modifikasi Gelatin Amilum Maydis- Glutaraldehyd .....	69
Gambar 14. Pencatatan Durasi Pengenceran .....	69
Gambar 15. Hasil Modifikasi... ..	69
Gambar 16. Paparecup Sebagai Wadah Gelatin Modifikasi... ..	69
Gambar 17. Gelatin Modifikasi dalam oven .....	70
Gambar 18. Proses Pengerjaan Untuk Viskositas Dan Pencatatan .....	70
Gambar 19. Proses Pencampuran... ..	70
Gambar 20. Pencampuran gelatin-amilum.....	70
Gambar 21. Proses Pencampuran Gelatin-Pati (Amylum Maydis)... ..	71
Gambar 22. Hasil Modifikasi Gelatin –Pati (Amylum Myadis)-Glu dikemas.....	71
Gambar 23. Hasil Modifikasi Gelatin –Pati (Amylum Solani)-Glu dikemas .....	71
Gambar 24. Bahan utama berupa glutaraldehyd.....	72
Gambar 25. Bahan Utama 3 Jenis Amilum.....	72

Gambar 26. Hasil Penimbangan Gelatin Sisik Ikan Bandeng.....	73
Gambar 27. Gelatin Modifikasi-Amilum Maydis-Glu 28 $\mu$ l.....	74
Gambar 28. Gelatin Modifikasi-Amilum Maydis-Glu 56 $\mu$ l.....	74
Gambar 29. Gelatin Modifikasi-Amilum Maydis-Glu 112 $\mu$ l.....	74
Gambar 30. Gelatin Modifikasi-Amilum Maydis-Glu 225 $\mu$ l.....	74
Gambar 31. Gelatin Modifikasi-Amilum Solani-Glu 228 $\mu$ l.....	74
Gambar 32. Gelatin Modifikasi-Amilum Solani-Glu 56 $\mu$ l.....	74
Gambar 33. Gelatin Modifikasi-Amilum Solani-Glu 112 $\mu$ l.....	75
Gambar 34. Gelatin Modifikasi-Amilum Solani-Glu 225 $\mu$ l.....	75
Gambar 35. Gelatin Modifikasi-Amilum Manihot-Glu 28 $\mu$ l.....	75
Gambar 36. Gelatin Modifikasi-Amilum Manihot -Glu 56 $\mu$ l.....	75
Gambar 37. Gelatin Modifikasi-Amilum Manihot -Glu 112 $\mu$ l.....	75
Gambar 38. Gelatin Modifikasi-Amilum Manihot -Glu 225 $\mu$ l.....	75

## ABSTRAK

**Nama : Mila Febriani**

**NIM : 70100115081**

**Judul : Pengaruh Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng Dengan Amilum Menggunakan Pentaut Silang Glutaraldehyd Terhadap Viskositas**

---

---

Gelatin yang melimpah dipasaran umumnya bersumber dari hewan babi dan sapi yang menimbulkan masalah etika dan agama diantara konsumen. Gelatin yang berasal dari babi haram bagi umat muslim untuk dikonsumsi, begitupun dengan gelatin yang berasal dari sapi dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Hindu karena sapi dianggap sebagai hewan suci. Gelatin yang bersumber dari ikan merupakan suatu alternatif untuk gelatin yang tidak menimbulkan masalah etika maupun agama dalam memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumen dan melengkapi peningkatan permintaan global untuk gelatin. Penelitian ini dirancang untuk meningkatkan viskositas gelatin ikan melalui pengikatan silang gelatin dengan amilum menggunakan glutaraldehyd. Amilum yang digunakan pada pembentukan gelatin modifikasi adalah amilum maydis, solani dan manihot. Reaksi pengikatan amilum dengan gelatin ikan menggunakan rasio gelatin ikan: amilum (4.5:0.5) dengan penambahan glutaraldehyd 10% sebanyak 28.56, 112, 225 ul.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa terjadi perubahan viskositas gelatin yang telah dimodifikasi dengan amilum maydis, solani dan manihot ditaut silang dengan peanut silang glutaraldehyd dan kadar glutaraldehyd 10% yang memberi viskositas optimal adalah pada penambahan sebanyak 56 dan 112 ul.

*Kata Kunci : Gelatin modifikasi, sisik ikan bandeng.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ABSTRACT

**Name : Mila Febriani**  
**ID : 70100115081**  
**Title : The Effect Of Modification Of Fish Scale Gelatin With Amilum Using Glutaraldehyd Cross-Linking On Viscosity**

---

---

*Gelatin in the market is generally sourced from pigs and cows which cause ethical and religious problems to consumers. Gelatin from pigs is haram for Muslims to consume, as well as gelatin received from cows is not allowed to consume by Hindius cause cows is a pure animal. Gelatin from fish is an alternative to gelatin that doesn't cause ethical or religious problems for the customer's needs and complement increased global demand for gelatin. This study was designed to increase the viscosity of fish gelatin by crosslinking gelatin with starch using glutaraldehyde. The starch used in the formation of modified gelatin is starch maydis, solani, and manihot. The binding reaction of starch with fish gelatin used a ratio of fish gelatin: Starch (4.5: 05.5) with addition of 10% glutaraldehyde as much as 28.56,112,225 ul.*

*Based on the results of the study, it was found that there was a change in the viscosity of gelatin which had been modified with starch maydis, solani and manihot, which was cross- linked with glutraldehyde crosslinked peanut and 10% glutaradehyde content which gave the optimal viscosity for the additionof 56 and 112 ul.*

*Keywords: Gelatin Modified, Milkfish scales.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dewasa ini, telah berkembang adanya sistem hidrogel dalam dunia kesehatan, yaitu suatu sistem yang biokompatibel secara *in vivo* (Pulat, 2012). Hidrogel umumnya digunakan dalam praktis klinis dan obat-obatan untuk berbagai pemanfaatan, termasuk dalam teknik jaringan dan pengobatan regeneratif, diagnostik, imobilisasi seluler, pemisahan biomolekul atau sel dan bahan penghalang untuk mengatur adhesi biologis (Pulat, 2012). Dalam dunia farmasi, hidrogel merupakan pembawa ideal untuk senyawa bioaktif, misalnya dalam aplikasi penghantaran obat (Lima-tenorio et al, 2015). Hidrogel adalah makromolekul *cross-linked* fisik atau kimia yang membentuk jaringan tiga dimensi yang membengkak dalam air atau cairan biologis tanpa larut. Hidrogel adalah jaringan polimer tiga dimensi dengan ikatan silang yang mampu *swelling* atau menyimpan air dan larutan fisiologis sampai dengan ribuan kali dari berat keringnya, serta tidak mudah larut. Di dunia kedokteran, hidrogel dimanfaatkan sebagai matriks media penyimpan-pengontrol pelepasan bahan aktif seperti obat dan sel (Hoffman, 2002). Hidrogel berasal dari polimer sintesis, yang umumnya lebih stabil terhadap disintegrasi dan memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, contohnya yaitu polivinil alkohol (PVA). Di sisi lain, bisa berasal dari polimer alami, yang memiliki sifat mekanik lemah tetapi dengan biokompatibilitas dan biodegradabilitas tinggi (Ahmed, 2015: 105).

Hydrogel didefinisikan sebagai jaringan polimer tiga dimensi hidrofilik dengan kapasitas penyerapan yang sesuai hingga 10 g. hidrogel memiliki aplikasi yang luas diberbagai bidang seperti pertanian, pemberian obat, rekayasa genetika, pemurnian air, lensa kontak, sensor, dll. Hydrogel adalah struktur polimer tiga

dimensi yang membengkak, melibatkan ikatan kovalen yang dibuat oleh reaksi satu atau lebih komonomer, ikatan asosiasi seperti interaksi van der Waals atau ikatan hidrogen antar rantai, ikatan silang fisik karena keterikatan rantai, dan Kristalit berkumpul bersama dalam dua atau lebih rantai makromolekul. Hidrogen dapat dibagi menjadi berbagai kategori tergantung pada parameter seperti muatan keseluruhan, metode persiapan dan karakteristik mekanik dan struktural. Berdasarkan metode pembuatannya, hidrogel dapat dibagi menjadi hidrogel homopolimer dan kopolimer. Berdasarkan muatan keseluruhan, mereka dapat diklasifikasikan menjadi hidrogel netral, kationik, anionik. Struktur fisik adalah klasifikasi lain dari hidrogen yang mencakup struktur berikatan hidrogen. Semikristalin, amorf, supramolekul atau hidrokoloid (Hanafi Ismail et al, 2013).

Penggunaan polimer alami yang berasal dari biomassa, seperti protein (Li et al. 2015) dan polisakarida (Kadokawa, 2015), telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kemampuan membentuk filmnya, biokompatibilitas dan biodegradasinya (Kadokawa, 2015). Teknik modifikasi pati secara luas diklasifikasikan menjadi empat kategori, kimia fisika, enzimatis, dan modifikasi genetika, yang bertujuan untuk menghasilkan berbagai turunan baru dengan sifat fisikokimia yang diimprovisasi bersama dengan atribut struktural yang berguna. Ada pasar yang sangat besar untuk berbagai fungsi dan nilai tambah baru dari properti yang dihasilkan dari modifikasi ini. Sejumlah artikel ulasan tentang modifikasi pati tersedia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah dilakukan penelitian intensif oleh berbagai profesional farmasi untuk mencari metode modifikasi yang tepat yang dapat menghasilkan kandidat yang cocok untuk digunakan sebagai eksipien farmasi dalam sistem penghantaran obat (Bishal.2019)

Namun, jika dibandingkan dengan polimer sintetik, polimer alam



cenderung memiliki sifat mekanis seperti mudah rusak pada suhu tinggi. Untuk itu, perlu dimodifikasi secara kimia untuk meningkatkan kestabilan mekanisnya (Distantina, 2014). Di antara protein, gelatin adalah yang paling banyak digunakan karena kelimpahannya (Karim, 2009). Gelatin adalah produk biomakromolekul yang diperoleh dengan hidrolisis kolagen, yaitu protein yang berlimpah di kulit, jaringan ikat, dan tulang rawan hewan (Miwada, 2007). Gelatin banyak digunakan baik dalam industri pangan maupun nonpangan. Dalam industri pangan, gelatin digunakan sebagai pembentuk busa, pengikat, penstabil, pembentuk gel, perekat, peningkat viskositas, pengemulsi, finning agent, crystal modifier, dan pengental (thickener). Dalam industri non-pangan seperti industri farmasi, fotografi, kosmetik, dan industri kertas (Huda, 2013). Gelatin juga telah banyak digunakan sebagai bahan film untuk mikrokapsul, dan mikrosfer, sebagai sealant untuk prostesis pembuluh darah dan pembalut luka, atau sebagai pad absorben untuk tujuan bedah dan aplikasi klinis. Gelatin juga telah digunakan dalam kombinasi dengan molekul, sebagai contoh, dapat dikombinasikan dengan poli (asam metakrilat) untuk menghasilkan jaringan polimer yang taut silang (IPN), dengan DNA untuk membentuk semi IPN, atau dengan metakrilat untuk menghasilkan kopolimer graft, dan dengan tetraethoxysilane untuk membuat komposit nanohybrid.

Penggunaan gelatin untuk keperluan tersebut terutama disebabkan oleh sifat pembentuk gel pada suhu sekitar 35°C. Biodegradabilitas, biokompatibilitas, sifat nanimmunogenik, dan biaya yang relatif rendah membuat gelatin menjadi sebuah biomakromolekul yang menarik untuk didesain dan dikembangkan sebagai bahan fungsional (Bor-Sen Chiou et al, 2008).

Sekarang ini, telah banyak penelitian yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan penggunaan gelatin mamalia. Namun, karena alasan adanya masalah

kesehatan (gelatin mamalia diyakini dapat mengirimkan vektor patogen seperti prion) (Karim & Bhat, 2009) serta masalah kehalalan (Bor-Sen Chiou et al, 2008). Ada minat yang besar pada alternatif gelatin (Karim & Bhat, 2009; Sha et al, 2014), seperti gelatin ikan, gelatin polisakarida dan sistem berbasis protein-polisakarida yaitu campuran yang dapat membentuk gel termo-reversibel (Sha et al, 2014). Secara khusus, gelatin dari ikan adalah bahan baku yang murah dan dapat diekstrak dari limbah ikan berlimpah, seperti kulit dan tulang dari industri pengolahan ikan, yang mengandung 27-49% protein berdasarkan berat kering (Jongjareonrak A et al, 2006) Oleh karena itu, kelimpahan limbah ini bisa dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengelolaan sampah dan pembuatan film-film yang lebih berkelanjutan (Bor-Sen Chiou et al, 2008).

Ikan bandeng (*Chanos chanos forsskal*) merupakan komoditi hasil perikanan yang melimpah di Sulawesi Selatan dan produksinya tersebar hampir di seluruh kabupaten. Menurut data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013, produksi bandeng segar mencapai 119.887,1 ton. Kemudian pada tahun 2014 produksi mencapai 123.933,6 ton dan pada tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 1,9 % menjadi 126.226,6 ton. Pada tahun 2015, produksi bandeng yang berasal dari Kabupaten Bone yaitu 35.880,0 ton; dari Kabupaten Wajo yaitu 18.808,5 ton; Kabupaten Pinrang yaitu 18.383,9 ton; dan Kabupaten Pangkep yaitu 12.325,0 ton. Secara nasional, produksi ikan bandeng pada tahun 2014 berada pada peringkat kedua setelah Provinsi Jawa Timur, yaitu sebesar 136.263 ton. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Tengah (90.351 ton), Jawa Barat (86.011) ton, dan Sulawesi Tenggara (40.636 ton).

Pamijati (2009) menyatakan bahwa ikan bandeng banyak digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena memiliki kandungan gizi tinggi dan protein yang lengkap dan penting untuk tubuh. Limbah yang dihasilkan pada saat

pengolahan ikan dapat berupa jeroan, kepala, ekor, kulit, tulang, dan darah dengan jumlah berkisar 20-60% dari bahan baku. Limbah kulit ikan, termasuk bagian sisiknya, bisa menjadi alternatif yang potensial untuk menggantikan bahan baku gelatin dari mamalia (Ferraro dkk,2010). Menurut Nagai et al (2004), sisik ikan terdiri dari 70 % air, 27% protein, 1% lemak dan 2% abu.

Dibalik kelimpahan ikan bandeng, terkhusus sisik ikan bandeng yang berpotensi sebagai bahan pembentuk gelatin alternatif, terdapat beberapa kelemahan yang masih menghambat aplikasi gelatin. Diantaranya yaitu, sifat mekanik miskin dan sensitivitas air yang umumnya diakui paling membatasi (Bor-Sen Chiou et al. 2008). Karena kelarutannya yang cepat dalam sistem larutan (terlebih dalam larutan hangat) (Correia et al, 2013).

Beberapa metode telah digunakan untuk meningkatkan sifat gelatin. Salah satu metode yang banyak digunakan yaitu dengan melibatkan pencampuran gelatin dengan protein atau polisakarida lainnya, seperti kasein, chitosan, pati, dan gellan. Berbagai plasticizer juga telah ditambahkan untuk meningkatkan sifat mekanik dari film gelatin. Metode lain untuk meningkatkan sifat mekanik dan penghalang air yaitu dengan melibatkan penambahan cross-linker, seperti transglutaminase, glutaraldehid, genipin, glyoxal, formaldehida, Asam ferrulic, dan asam tanin. Gelatin ikan memiliki suhu gelasi jauh lebih rendah dibandingkan spesies mamalia. Hal ini disebabkan gelatin ikan memiliki konsentrasi prolin dan hidroksiprolin yang lebih rendah (Bor-Sen Chiou et al. 2008).

Dalam Tao Huang et al. 2017, modifikasi gelatin ikan dapat dilakukan dengan berbagai variasi teknik untuk meningkatkan sifat gelasi gelatin ikan. Yang meliputi teknik modifikasi enzimatik (tirosinase, lactase); modifikasi kimia dengan penambahan fosfat, senyawa aldehida, atau senyawa fenolik; modifikasi fisik dengan penambahan zat elektrolit atau nonelektrolit atau modifikasi fisik dengan

cara mekanis seperti penggunaan ultrasonografi dan pengeringan. Selain itu, teknik modifikasi gelatin ikan juga bisa dilakukan dengan cara modifikasi kompleks melalui penggunaan cross linking aldehid, cross linking polifenol dan teknik penyinaran.

Sistem gelatin-polisakarida, secara luas banyak diterapkan untuk pengembangan sistem penghantaran food-grade ke arah encapsulate (menutupi), perlindungan, dan penghantaran senyawa bioaktif (Schmitt & Turgeon, 2011). Dan tampaknya sistem gelatin-polisakarida menunjukkan potensi untuk menghasilkan sifat gel yang lebih baik.

Pati adalah polisakarida panyimpanan yang paling melimpah pada tumbuhan, dan ada sebagai butiran di kloroplas daun hijau dan amiloplas biji, kacang-kacangan dan umbi. Pati secara kimia adalah polisakarida. Mereka terdiri dari sejumlah monosakarida atau molekul glukosa yang bergabung bersama dengan ikatan  $\alpha$ -D-(1-4) dan atau  $\alpha$ -D(1-6). Pati mencakup dua komponen structural utama, yaitu amilosa dan amilopektin. Struktur pati ditunjukkan pada gambar 1. Proporsi relatif dari komponen ini berbeda sebagai fungsi dari sumber pati (contohnya jagung, kentang, tapioka, gandum). Dan efek pada tatanan molekul dan otostabilitas polisakarida. Amilosa berbentuk linear atau sedikit bercabang, sedangkan amilopektin sangat bercabang. Sekitar 70 % massa granula pati dianggap amorf dan sekitar 30 % Kristal. Daerah amorf terdiri dari bagian utama amilosa dan sejumlah besar amilopektin. Wilayah Kristal terutama mengandung amilopektin. Pati berubah menjadi gelatin secara termal tiga tahap, hidrasi/plastisasi dari jaringan polimer. Pada langkah pertama, pembengkakan terjadi dengan adsorbs air dalam granula pati hidrofilik. Pada langkah kedua, relatinisasi terjadi setelah pati dilarutkan dengan pemanasan, mengakibatkan pencucian komponen amilosa, perubahan fisik yang irreversible, dan

penhancuran struktur granula. Pada langkah ketiga, disebut langkah retrogradasi, jaringan hydrogel pati dibuat setelah pendinginan dan penuaan, menghasilkan rekristalisasi parsial dan reorganisasi struktur polisakarida, jumlah amylase dan suhu gelatinisasi adalah dua parameter proses utama yang mempengaruhi pembentukan gel (Hanafi Ismail. 2013).

Namun, masalah utama dengan teknik ini adalah dapat terbentuk kompleks coacervate (timbunan gumpalan) yang sangat tidak stabil dalam kondisi yang berbeda sehingga diperlukan penambahan cross-link untuk menstabilkan sifat gelatin-polisakarida. Lebih lanjut, teknik gelatin-polisakarida-cross-link disebut sebagai modifikasi kompleks (Anvari & Chung, 2016).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Crosslinking kimia terutama meningkatkan sifat termal dan mekanik dan menanamkan ketahanan air dengan memperkenalkan ikatan stabil kovalen antara gugus samping reaktif yang ada dalam rantai gelatin. Di antara bahan kimia yang digunakan untuk mengikat silang gelatin, glutaraldehid (GTA) telah digunakan secara luas (Bin Li.2013). Dari agen pentaut silang kimia, agen pentaut silang berbasis aldehid telah menunjukkan efisiensi besar dalam meningkatkan ketahanan termal, mekanik, dan kelembaban gelatin melalui ikatan kovalen stabil (ikatan amida) antara rantai gelatin (Chiou et al, 2006).

Sebagai salah satu agen pentaut silang berbasis aldehid, glutaraldehid (GTA) telah banyak diterapkan karena biaya rendah, reaktivitas tinggi dan kelarutannya yang tinggi dalam larutan air (Isabelle et al, 2004). Mohtar, Perera, & Hemar (2014) melaporkan bahwa crosslinked GTA dengan gelatin kulit memiliki kekuatan gel dan titik lebur yang lebih tinggi daripada taut silang antara asam caffeic (cross linking fenolik) dan genipin (cross linking kelompok yang sama dengan GTA) dan gelatin. GTA memiliki subunit dengan berat molekul

yang lebih tinggi (>190 kDa) dari gelatin asli, yang berkontribusi pada peningkatan sifat gelasi mereka (Tao Huang, 2017). GTA dapat bereaksi dengan gelatin, dan kemudian dapat membentuk interpenetrasi jaringan polimer melalui pembentukan taut amida sekunder dan amino heterosiklik (Cui et al, 2014).

Zat penambah viskositas tidak hanya meningkatkan viskositas tetapi juga memperkenalkan kualitas reologi seperti (pseudo) perilaku plastis, dilatan dan thiksotropik . Masalah dalam pemrosesan hydrogel atau sistem kental adalah bahwa banyak zat mendapatkan leboh lambat dibasahi daripada mereka membentuk gel. Hal ini dapat dengan mudah menyebabkan pembentukan benjolan yang telah diperhatikan dengan metode pembuatannya. Cara fisiko-kimia atau metode mekanis mungkin diperlukan untuk memperlambat pembentukan gel dan dengan demikian untuk menghindari pembentukan gumpalan. Metode persiapan gel utama dipersiapkan dengan skala kecil (Roel bouwman and richars bateman. 2015).

Sebagai salah satu sumber alami protein yang berpotensi dalam pembuatan gelatin halal, sisik ikan kemudian dapat dibuat dalam bentuk gelatin yang telah dimodifikasi dengan penambahan amilum dan glutaraldehid. Dari hasil modifikasi ini, diharapkan dapat dihasilkan gelatin untuk keperluan pembuatan hydrogel yang dapat mempertahankan bentuknya pada suhu tubuh manusia (37°C) untuk keperluan industri farmasi, dari uraian tersebut maka penting untuk dilakukan penelitian dengan maksud meningkatkan kualitas gelatin dengan viskositas yang lebih baik.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh penambahan glutaraldehid terhadap viskositas gelatin modifikasi dari sisik ikan bandeng (*Chanos chanos*) dengan amilum jagung, kentang, dan singkong?

2. Berapa perbandingan gelatin sisik ikan bandeng-amilum dan glutaraldehid yang optimum untuk menghasilkan gelatin modifikasi dengan viskositas yang baik?

### ***C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

#### **a. Definisi Operasional**

- a. Sisik ikan bandeng adalah bahan baku pembentuk gelatin alternatif yang diperoleh dari limbah ikan bandeng PT. UCS, jl Kima IV, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan
- b. Gelatin adalah produk biomakromolekul yang diperoleh dengan hidrolisis kolagen hewan, yaitu protein yang terdapat di bagian sisik ikan
- c. Kolagen adalah protein serabut yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas pada jaringan tulang dan jaringan tubuh lainnya seperti kulit maupun tendon serta merupakan penyusun utama matriks ekstraseluler tubuh
- d. Modifikasi kompleks adalah salah satu teknik modifikasi gelatin ikan yang merupakan kombinasi metode modifikasi tunggal dalam sistem gelatin-polisakarida
- e. Amilum (pati) adalah karbohidrat jenis polisakarida yang bersumber dari tanaman seperti jagung, kentang dan singkong
- f. Cross linking atau taut silang adalah obligasi yang menghubungkan antara rantai polimer yang satu dengan rantai polimer yang lain, dalam hal ini melalui ikatan antara gugus amina cross linker GTA dengan gugus asam amino lisin maupun hidroksilisin gelatin
- g. Glutaraldehida adalah agen pentaut silang berbasis aldehid
- h. Viskositas adalah standar pengukuran sifat gelasi gelatin dengan kualitas gelatin yang baik yaitu 1,50-7,5 cP menurut GMIA 2019

### **b. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi penentuan pengaruh penambahan cross linking glutaraldehyd pada modifikasi gelatin dari sampel sisik ikan bandeng-amilum, dan penentuan perbandingan gelatin-amilum dengan glutaraldehyd pada berbagai konsentrasi yang paling optimum memberikan viskositas yang lebih baik.

### **D. Kajian Pustaka**

1. (Hui Yin Fan, Daniel Duquette, Marie-Josée Dumont, Benjamin K.Simpson, 2018), *Salmon skin gelatin-corn zein composite films produced via crosslinking with glutaraldehyde: Optimization using response surface methodology and characterization*. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan komposisi film hasil modifikasi gelatin kulit ikan salmon (*Salmo salar*)-zein yang ditaut silang dengan glutaraldehyd sehingga mampu memaksimalkan kekuatan mekanik berupa tensile strength (TS) dan elongation at break (EAB), serta untuk meminimalkan water solubility (WS) dari film yang dibuat. Penelitian ini menggunakan metoedologi respon permukaan (RSM) untuk studi optimalisasi film gelatin-zein yang ditaut silang dengan glutaraldehyd. Dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa konsentrasi optimum (g/ml) untuk memaksimalkan TS dan EAB dan untuk meminimalkan WS adalah 3% zein dan 0,02% glutaraldehyd, yang menghasilkan film-film yang memiliki TS  $3,11 \pm 0,01$  MPa, EAB dari  $22,43 \pm 1,57\%$ , dan WS dari  $38,82 \pm 1,71\%$ . Hasil pengukuran dengan spektrum Inframerah dan analisis morfologi menunjukkan bahwa film komposit gelatin-zein dapat tertaut silang setelah penambahan dari glutaraldehyd. Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian ini adalah sumber gelatin yang digunakan berupa sisik



ikan bandeng (*Cahnos chanos*) yang dimodifikasi masing masing dengan 3 jenis amilum yang berbeda, yaitu berupa amilum kentang, amilum jagung dan amilum solani. Modifikasi gelatin sisik ikan dengan glutaraldehid dimaksudkan untuk mengoptimalkan viskositas dari gelatin yang dihasilkan tanpa menguji secara spesifik TS dan EAB dari gelatin yang dibuat.

2. (Alaitz Etxabide et al, 2017), *Effects of cross-linking in nanostructure and physicochemical properties of fish gelatins for bio-applications*. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti efek dari kandungan dari laktosa dan pengaruh waktu pemanasan pada morfologi dan kinerja fisik dari gelatin ikan cod tipe A. pada penelitian ini, digunakan laktosa sebagai cross linker, dimana laktosa merupakan senyawa dengan gugus karbonil yang akan bertaut silang dengan gugus protein pada gelatin ikan cod. Secara khusus, pemanasan gula dapat mengubah konformasi dan interaksi dalam protein, yang mengarah ke proses silang alami dan kompleks, yang dikenal sebagai reaksi Maillard atau non enzimatik glycation. Langkah awal dari reaksi Maillard adalah adanya reaksi kondensasi non-enzimatik yang terjadi antara gugus karbonil dari laktosa, yang mungkin ada dalam bentuk aldehida rantai terbuka, dan kelompok amino dari protein, membentuk basis Schiff yang tidak stabil terhadap pelepasan air. Pada penelitian ini, digunakan gelatin ikan ditambahkan laktosa, masing masing pada konsentrasi 10%, 20%, 30% b/b dan dilarutkan dengan 100 mL air suling. Setelah itu, 10% berat gliserol (pada gelatin basis kering) ditambahkan ke larutan, pH diatur sampai 10 dengan NaOH (1,0 N) dan larutan dipertahankan pada 80°C selama 30 menit dengan pengadukan. Kemudian setelah terbentuk film yang diinginkan, dipanaskan pada 105°C

selama periode waktu yang berbeda untuk menganalisa ekstensi reaksi Maillard sebagai fungsi dari waktu pemanasan. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini, proses pencampuran gelatin dengan amilum dan cross linker, tidak dipengaruhi oleh pemanasan. Selain itu, cross linker yang digunakan merupakan senyawa dengan gugus aldehid yang kemudian akan tertaut silang dengan gugus asam amino dari gelatin yang ada.

3. (AL-Hassan dan Norziah, 2017), *Effect of transglutaminase induced crosslinking on the properties of starch/gelatin films*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari penambahan taut silang enzim transglutaminase (TG) terhadap film dari gelatin ikan-pati sagu. Pada penelitian ini digunakan gliserol sebagai plastizier pada konsentrasi 30% dari berat polimer (db) dan rasio pati sagu gelatin ikan yang digunakan yaitu (1: 0 dan 3: 1) dengan konsentrasi TG (1, 5 dan 10 mg / g gelatin). Hasil yang diperoleh yaitu bahwa penambahan TG pada gelatin ikan mempengaruhi sifat fisikokimia dari film yang dihasilkan. Penambahan pati sagu secara signifikan mengurangi kekuatan tarik (TS), permeabilitas uap air (WVP) tapi meningkatkan persentase perpanjangan putus (%EAB). Analisis FTIR-ATR menunjukkan bukti adanya interaksi antara polisakarida dan protein. Persentase transmitansi dari amida I dan amida II pada film berkurang dengan meningkatnya konsentrasi enzim sebagai bukti dari silang enzim. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini yaitu cross linker yang digunakan berupa senyawa dengan gugus aldehid, yaitu glutaraldehid yang ditambahkan pada gelatin sisik ikan bandeng yang dimodifikasi dengan penambahan 3 jenis amilum pada konsentrasi yang berbeda.

4. (A talebian, SS Kordestani, A rashidi , F dadashian, M montazer, 2007), *The effect of gluteraldehyde on the properties of gelatin film*. Dalam penelitian ini, film gelatin dibuat dari tulang sapi. Untuk meningkatkan stabilitas mekanis dari film transparent yang disiapkan serta mengurangi pembengkakannya, digunakan glutaraldehid (GTA). Fraksi massa yang berbeda dari GTA digunakan. Diamati pada  $w=0,18$  % dari GTA Beban saat film pecah adalah  $d = 53,7$  N dan kelarutan menurun. Kelarutan film diukur sebagai parameter tergantung dari perilaku pembengkakan. Dalam hal ini menurun dari 389 % menjadi 156 % pada 5 menit untuk film gelatin tanpa GTA. Mikrograf SEM mengkonfirmasi porositas telah menurun dengan meningkatnya fraksi GTA, yang merupakan indikasi kekuatan yang lebih tinggi. Sedangkan dalam penelitian ini, sumber dari gelatin yang digunakan, kemudian diuji viskositasnya dengan replikasi yang berbeda pada pelakuan dengan gluteraldhida.
5. (Tetsuya Furuike, Thitirat Chaochai, Tsubasa Okubo, Takahiro Mori, Hiroshi Tamura. 2016) *Fabrication of nonwoven fabrics consisting of gelatin nanofibers cross-linked by glutaraldehyde or N-acetyl-d-glucosamine by aqueous method* Glutaraldehid dan dehidrotermal crosslinking, dua metode yang sebelumnya telah digunakan untuk crosslinking kolagen, digunakan dalam penelitian ini. Ikatan silang glutaraldehida membentuk ikatan silang intra dan antarmolekul, yang melibatkan gugus amino lisin nonprotonasi , yang kemudian membentuk ikatan imina. Pengikatan silang dehidrotermal melibatkan serangkaian peningkatan suhu di bawah vakum, yang memungkinkan pembentukan amida melalui gugus karboksil dan gugus amino primer. beberapa masalah yang terkait dengan prosthesis yang berikatan silang dengan glutaraldehida

(toksisitas dan kalsifikasi) telah berhasil dikurangi pasca perawatan menggunakan asam amino seperti glisin atau asam glutamate. Perlakuan dengan asam glutamate dikatakan memadamkan gugus aldehida reaktif melalui pengikatan gugus amino dari asam. (note 16) .Dalam studi saat ini, pasca treatment menggunakan asam glutamate, setelah cross linking gulteraldehida digunakan, karena ini telah terbukti meningkatkan biokompatibilitas protesa jantung yang berikatan silang dengan glutaraldehid.Perbedaan dalam peneliyian ini adalah tidak digunakannya asam glutamat maupun expient lainnya tetapi menggunakan metode crosslinking kompleks. Pada dasarnya crosslinking yang digunakan yaitu jenois polisakarida yang ditaut silangkan secara kompleks sebelum ikatan silang gluetraldehid.

6. (Julie E. Et al.2001.) *Cytotoxicity of glutaraldehyde crosslinked collagen/poly(vinyl alcohol) films is by the mechanism of apoptosis.* Interaksi antara kitosan dengan glutaraldehid telah mendapat banyak perhatian selama beberapa decade terakhir. Sedangkan data yang diperoleh dari C NMR, inframerah dan spektroskopi membuktikan adanya pembentukan ikatan rangkap etilena dalam interaksi glutaraldehida kitosan. Selain itu, dua mekanisme ikatan silang utama, yang melibatkan pembentukan struktur dasar Schiff atau adukan tipe Michael, telah diajukan untuk reaksi kitosan dan glutaraldehida. Namun sifat ikatan kimia antara gugus amina kitosan dan glutaraldehida telah menjadi kontroversi, yang mungkin disebabkan oleh alasan ini bahwa laju gelasi kimia rantai kitosan dengan glutaraldehida bergantung pada berbagai parameter, yaitu PH, kekuatan ionic, suhu , konsentrasi kitosan dan derajat ikatan silang,. *Cross linking* dari *chitosan* and glutaraldehyde disintesis dengan cara

melarutkan 2,0 g kitosan ke dalam 50 ml asam asetat 5 %, kemudian menambahkan 15,0 ml glutaraldehid 25 % kedalam larutan kitosan ini hingga terbentuk water gel setelah 24 jam pengadukan pada suhu kamar dengan cara menggunakan pengaduk magnet, Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian yang dilakukan adalah modifikasi berupa taut silang secara kompleks menggunakan amilum sedangkan pada jurnal menggunakan kitosan. penelitian ini terfokus pada penggunaan konsentrasi pada 3 jenis amilum dengan menambahkan glutaraldehid 10 % kedalam larutan campuran gelatin-amilum selain itu tidak digunakan expient lainnya seperti tertera pada pencampuran kitosan yang telah disebutkan.

7. (Bin Li 1,2, Chang-Lin Shan 1, Qing Zhou et al. 2013) *Synthesis, Characterization, and Antibacterial Activity of Cross-Linked Chitosan-Glutaraldehyde. Film Glutaraldehida- cross linking gelatin (GTA-ge)* dibuat dengan menambahkan volume larutan GTA yang sesuai ke dalam larutan gelatin (10 vol %), untuk memperoleh konsentrasi akhir GTA bervariasi dari 0,1 sampai 5 % berat. Untuk membatasi penyusunan ulang gelatin menjadi triple helix , fil gelatin (Ge) yang tidak berikatan silang dibuat dengan menuang dari larutan gelatin encer (10 % b/v) pada suhu 50 °C dan dibawah pengadukan terus menerus selama 15 menit. Larutan homogeny yang dihasilkan dituangkan ke dalam cawan Teflon petri (diameter 10 cm) dan dibiarkan berekasi selama beberapa waktu. Film hasil silang diambil kembali setelah penguapan air pada suhu kamar. Control gelatin ditampilkan dengan sama tetpai tanpa penambhan agen croslinking. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan glutaraldehida yang ditambahkan ke dalam campuran gelatin-amilum juga menambahkan glutaraldehida sesuai yang tertera pada penelitian diatas

yang ini sangat mendukung penelitian ini namun demikian terjadi perbedaan pada perlakuan yang disebutkan di atas dengan yang dilakukan yakni perlakuan yang tidak menggunakan cawan petri.

8. (A P Putri *et al.* 2017) *Calcium modified edible Canna (Canna edulis L)*

*starch for controlled released matrix* Pembuatan pati tautan silang

Pati ikatan silang dibuat menurut metode chowdary . bubur pati dari 5 bagian pati *canna edulis L* didispersikan dalam 50 bagian air suling, ditambah dengan 10 % b/v NAOH. Lariutan diaduk selama 30 menit atau dilanjutkan sampai terbentuk massa gelatin yang kental. 300 ml CaCl (20 % b/v ) ditambahkan bejana yang berisi massa tergelatinisasi sambil diaduk pada pengatur waktu 1000 rpm. Steaming dibiarkan selama 1 jam untuk mengendapkan pati kalsium. Pati termodifikasi dikumpulkan dengan filtrasi vakum, dicuci berulang kali dengan air suling dan dikeringkan pada suhu 80 °C. Sampel pati kering kemudian dihaluskan dalam mortar dan diayak (mess No. 80). Sifat pati modifikasi silang akan dipengaruhi oleh bahan kimia dan bahan baku. Pati ikatan silang menggunakan bahan kimia dan pati asli yang berbeda cenderung meningkatkan kristalisasi struktur pati., menurunkan kelarutan, demikian pula indeks pembengkakan . studi lain menghasilkan karakteristik tidak larut air. Dan tingkat substitusi yang lebih tinggi akan meningkatkan efeknya. Indeks mebengkakan dan kelarutan air pati asli terhadap pati termodifikasi mengalami peningkatan. Hasil yang disajikan dampak agen ikatan silang memberikan hasil yang tidak mungkin, kandungan amilosa pati kalsium yang lebih rendah menunjukkan indeks pembengkakan yang lebih tinggi serta kelarutan air.. perbedaan penelitian ini adalah tidak digunakannya parameter indeks pembekakan dan kelarutan air dari gelatin yang dimodifikasi dengan

adanya sifat pati. Melainkan menguji viskositas sebagai parameter mendapatkan gelatin dengan kualitas baik.

9. N. Visavarungroj, J. Herman and J.P. Remon. 1989. *Crosslinked starch as binding agent Conventional wet granulation. Melakukan sebuah penelitian yang mencakup penelitian dengan menguji viskositas pasta pati. viskositas pasta pati sebanyak disperse (6 % b/b) atau jenis termodifikasi dalam bentuk pasta dibuat setelah periode pembengkakan 2 jam, viskositas diukur dalam rangkap tiga pada suhu 25 °C menggunakan viskositas rotasi, menggunakan badan MVI pada kecepatan 256 rpm. Semua nilai dibaca setelah 10 menit. Perbedaan yang telah diujikan pada sampel gelatin ikan bandeng yakni pada pengujian viskositas yang dilakukan menghasilkan bentuk lempengan (film) yang sebelumnya duji viskositasnya dalam bentuk cairan dandibuat dalam TRIPLLO atau tiga kali pengujian untuk mendapatkan nilai yang tidak taat asas meskipun prosedur yang dilakukan sesuai dengan penelitian yang telah disebutkan diatas namun terdapat beberapa perbedaan terutama pada penggunaan gelatin-amilum yang dimodifikasi dengan glutaraldehid*

#### **E. .Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Menentukan pengaruh penambahan glutaraldehid terhadap viskositas gelatin modifikasi dari sisik ikan bandeng dengan amilum maydis, solani dan cassava
- b. Menentukan konsentrasi glutaraldehid yang optimum sebagai pentaut silang terhadap viskositas gelatin modifikasi sisik ikan bandeng-amilum yang baik

##### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan viskositas dari gelatin modifikasi sisik ikan bandeng-amilum.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. Uraian Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

##### 1. Klasifikasi Ikan Bandeng

Filum	: Chordata
Subfilum	: Vertebrata
Kelas	: Pisces
Subkelas	: Teleostei
Ordo	: Malacopterygii
Famili	: Chanidae
Genus	: Chanos
Spesies	: Chanos chanos



Gambar 1. Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

##### 2. Morfologi Ikan Bandeng

Ikan bandeng merupakan salah satu komoditas ekspor yang dikenal dengan sebutan milkfish. Ikan ini memiliki karakteristik berbadan langsing, sirip bercabang serta lincah di air, memiliki sisik seperti kaca dan berdaging putih. Ikan bandeng memiliki keunikan, yakni mulutnya tidak bergigi dan makanannya adalah tumbuh-tumbuhan dasar laut. Selain itu panjang usus bandeng 9 kali panjang badannya (Murtidjo, 1989). Ikan bandeng mempunyai ciri-ciri morfologi



badan memanjang, agak pipih, tanpa skut pada bagian perutnya, mata diseliputi lendir mempunyai sisik besar pada sirip dada dan sirip perut, sirip ekor panjang dan bercagak, sisik kecil dengan tipe cycloid, tidak bergigi, sirip dubur jauh di belakang sirip punggung (Saainin, 1984).

Ikan bandeng (*Chanos chanos*) ditemukan hidup di samudra Hindia serta samudra Pasifik, hidup bergerombol dan banyak ditemukan diperairan sekitar pulau- pulau dengan dasar karang. Habitat ikan bandeng adalah dilaut, kemudian dikembangkan sehingga bisa dipelihara dan budidaya di air payau (Badrudin, Tim Perikanan WWF Indonesia, 2014).

### 3. Nilai Gizi Bandeng

Tabel 1. Kebutuhan asam amino esensial bandeng (Jiang et al, 1989)

Asam amino	Jumlah molekul
Aspartic acid	36.8
Threonine	30.2
Serine	23.0
Glutamic acid	45.2
Glycine	31.3
Alanine	30.2
Valine	22.1
Methionine	15.1
Isoleucine	27.2
Leucine	30.4
Tyrosine	15.3
Phenylalanine	11.0
Histidine	8.1
Lysine	21.0
Arginine	19.2
Proline	19.4

Dalam Nurhidayah et al. 2019, sisik ikan bandeng memiliki kadar air 24,50%, protein 49,16%, abu 21,90%, lemak 2,03%, karbohidrat 2,42% dan kandungan kolagen 0,30%.

## **B. Amilum (Pati)**

Bentuk, ukuran dan struktur butiran dari masing-masing tumbuhan berbeda beda dan memang menjadi ciri sumber tumbuhan tersebut. Pati asli adalah pati yang diisolasi dari sumber botaninya dengan pelakuan minimal sehingga sifat fisikokimia intrinsiknya tetap terjaga setelah diproses. Saat disimpan dalam keadaan kering, pati stabil dalam penyimpanan dalam waktu lama. Ketertarikan pada penggunaan pati sebagai eksipien farmasi dalam berbagai teknologi dan formulasi penghantaran obat muncul terutama karena sifat fisikokimia dan fungsionalnya. Pati asli dan termodifikasi digunakan sebagai eksipienfarmasi ((Bishal. 2019).

Pati (amilum) adalah polisakarida. Pati terdiri dari amilosa, rantai unit glukosa: -1,4 -a glucosidic terhubung. Rantai panjang tida bercabang dengan tingkat Polimerisasi 800-3000 dan amilopektin: rantai terhubung 1,4-a-glucosidic bercabang dengan 1,6-a-rantai samping. Ada pati dari berbagai asal dengan ukuran partikel yang berbeda dan sidat lainnya. Ph. Eur daftar (dalam urutan kehalusan): pati beras (*oryzae amylum*), pati jagung (*maydis amylum*), gandum pati (*tritici amylum*) dan pati kentang (*solani amylum*). Pati digunakan sebagai bahan pengisi untuk kapsul dan tablet, sebagai bahan disintegrasi dalam tablet dan sebagai bahan penyerap kelembababn dalam pasta kulit (roel bouwman and richars bateman.2015).

Pati merupakan salah satu polimer alam yang paling mudah dan banyak tersedia. Pati dapat diperoleh dari berbagai buah dan sayuran seperti papaya, pisang, jagung, kentang, nasi, sagu dll. Penggunaan pati yang paling umum dalam kehidupan kita sehari hari adalah sebagai bahan makanan. Ini adalah sumber glukosa yang paling umum dalam tubuh. Pati memiliki biaya yang sangat rendah dan sifat yang signifikan yang sedang digunakan untuk dapat digunakan untuk

kepentingan manusia. Pati adalah bentuk utama cadangan karbohidrat pada tumbuhan hijau dan terbentuk di sitoplasma sel tumbuhan tempat terjadinya, pati dalam bentuk aslinya ada sebagai molekul semi-kristal yang disebut butir atau butiran (Bishal. 2019).

Pati adalah salah satu polimer alami penting dalam formulasi bentuk sediaan sebagai pengikat, disintegrasi, pengencer, pembentuk gel, dll. Pati menarik perhatian dalam pemberian obat karena murah, tidak beracun, terbarukan, biodegradable dan kompatibel dengan banyak bahan lain untuk aplikasi industri. Pati memiliki sifat intrinsik vital yang memungkinkan aplikasi farmasi. Ini juga telah digunakan untuk berbagai aplikasi penghantaran obat tertentu, seperti penghantaran molekul yang menantang dan penargetan ke situs tertentu di dalam tubuh (roel bouwman and richars bateman.2015).

Pati secara integral tidak cocok untuk sebagian besar aplikasi seperti hilangnya viskositas dan daya pengental selama pemasakan dan penyimpanan, karakteristik retrogradasi dan tidak adanya kelompok tertentu yang bertanggung jawab atas fungsi tertentu, dll. Jadi, untuk mengurangi keterbatasannya dan meningkatkan aplikasinya, modifikasi pati diperlukan. Ini dapat dimodifikasi dengan beberapa cara seperti modifikasi kimia, modifikasi fisik dan modifikasi genetic tetapi yang paling penting adalah modifikasi kimia (roel bouwman and richars bateman.2015).

Deskripsi :

Sumber bilogis pati terdiri dari butiran polisakarida yang diperoleh dari biji jagung (*Zea mays* linn), beras (*Oryza sativa* linn), atau gandum (*triticumaestivum*linn), tergolong family gramineae atau dari umbi kentang (*solanum tuberosum* linn), family solanaceae, biji nangka (*artocarpusheterophyllus* lam). Family moraceae . Pati muncul sebagai bubuk

halus dan atau bersudut, massa tidak beraturan yang sudah direduksi menjadi bubuk. Warna putih pati beras berwarna putih, sedangkan gandum berwarna krem dan kentang agak kekuningan, bau pati tidak berbau dan rasa mucilaginous ukuran dan bentuk butir pati sangat bergantung pada jenisnya (Bishal.2019).

Konstituen kimia pati secara kimia mengandung dua polisakarida yang berbeda: amylase (B – amilosa) dan amilopektin (O – amilosa) dalam proporsi 1,2 amilosa larut dalam air dan bertanggung jawab atas sifat gelatinisasi dari pati

Sifat fisikokimia pati struktur kimia:

Pati murni adalah bubuk putih, tidak berasa dan tidak berbau yang tidak larut dalam air dingin atau alcohol. Ini terdiri dari dua jenis molekul linear dan amylase heliks. Amilopektin bergantung pada sumbernya yaitu jenis tanamannya, pati umumnya mengandung 20 sampai 25 % amylase dan 75 sampai 80 % amolopektin menurut beratnya (Bishal.2019).

Kelarutan:

Biasanya pati asli tidak larut dalam air dingin dan sebagian besar pelarut organic termasuk aseton, alcohol, dan eter. Namun menjadi larut dalam air ketika disperse dipanaskan hingga suhu kritis tertentu yang disebut suhu gelatinisasi. Gelatinisasi merupakan sifat dasar pati yang ditandai dengan perubahan sifat fisika dan kimia. Proses gelatinisasi ditandai dengan pembengkakan yang sangat besar, peningkatan viskositas, tembus cahaya, kelarutan. Perubahan ini sering disebabkan oleh putusnya ikatan hydrogen di dalam granula pati yang memungkinkan air masuk ke dalam granula untuk masuk ke dalam disperse dengan baik. Dispersi dipanaskan dengan meningkatnya suhu, viskositas disperse juga meningkat hingga terbentuk gel yang stabil terbentuk. Hal ini juga penting dicatat bahwa suhu disperse meningkat oleh pengadukan dan akan lebih

meningkatkan viskositas disperse gelling yang ditandai dengan viskositas tinggi dan destabilisasi total struktur Kristal butiran (Bishal.2019).

Sifat organoleptik:

Biasanya, pati adalah bubuk kering, lembut, tidak berbau dan rasanya hambar. Warna bervariasi bergantung pada sumber tumbuhan, dari putih sampai agak krem. Namun, pati yang berasal dari sereal mungkin memiliki warna yang mirip dengan warna biji tempat mereka diekstraksi. Kadang kadang pati mentah memiliki sedikit bau yang merupakan ciri dari sumber tumbuhan. Meskipun sifat fisikokimia intrinsic dari pati asli tidak berubah, banyak jenis yang tersedia secara komersial sering mengalami perlakuan fisik tertentu untuk meningkatkan keanggunan dan memodifikasi sifat fisik tertentu seperti keputihan dan kadar air tanpa mengubah sifat intrinsic dasar (Bishal. 2019).

### 1. Morfologi

Pati singkong atau dengan nama latin *Amylum manihot* adalah pati yang diperoleh dari umbi akar *Manihot utilissima* Pohl (Familia Euphorbiaceae). Pati singkong memiliki karakteristik berupa serbuk sangat halus dan berwarna putih, praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Bentuk mikroskopiknya berupa butir tunggal, agak bulat dan persegi banyak, butir kecil dengan diameter 5  $\mu\text{m}$  sampai 10  $\mu\text{m}$ , butir besar bergaris tengah 20  $\mu\text{m}$  sampai 35  $\mu\text{m}$ , hilus ditengah berupa titik, garis lurus atau bercabang tiga, lamela tidak jelas, konsentris, butir majemuk sedikit, terdiri dari 2 atau 3 butir tunggal yang tidak sama bentuknya (Dirjen POM, 1995: 107).

Pati jagung atau dengan nama latin *Amilum maydis* adalah pati yang diperoleh dari biji *Zea mays L.* (Familia Poaceae). Pati jagung memiliki karakteristik seperti pati singkong yaitu berupa serbuk sangat halus dan berwarna putih, praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Bentuk

mikroskopiknya berupa butir persegi banyak, bersudut, ukuran 2  $\mu\text{m}$  sampai 23  $\mu\text{m}$  atau butir bulat dengan diameter 25  $\mu\text{m}$  sampai 32  $\mu\text{m}$ . hilus ditengah berupa rongga yang nyata atau celah berjumlah 2 sampai 5, tidak ada lamella. Amati di bawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk silang berwarna hitam, memotong pada hilus (Dirjen POM, 1995: 108).

Pati kentang atau dengan nama latin *Amilum solani* adalah pati yang diperoleh dari umbi akar *Solanum tuberosum*. Pati kentang memiliki karakteristik seperti pati singkong yaitu berupa serbuk sangat halus dan berwarna putih, praktis tidak larut dalam air dingin dan dalam etanol. Bentuk mikroskopiknya berupa butir tunggal, tidak beraturan atau bulat telur berukuran 30  $\mu\text{m}$  sampai 100  $\mu\text{m}$ , atau membulat ukuran 10  $\mu\text{m}$  sampai 35  $\mu\text{m}$ . butir majemuk jarang, terdiri dari majemuk 2 sampai 4, hilus berupa titik pada ujung yang sempit, dengan lamella konsentris jelas terlihat. Amati dibawah cahaya terpolarisasi, tampak bentuk silang berwarna hitam memotong pada hilus (Dirjen POM, 1995: 108).

Pati kentang asli yang tidak dimodifikasi (*amylum solani*) adalah eksipien multifungsi berwarna putih, tidak berbau dan lembam yang banyak digunakan tidak hanya dalam operasi farmasi konvensional, seperti pembuatan tablet, pengisi kapsul atau granulasi, tetapi juga dalam teknologi formulasi baru sebagai pengisi (pengencer), pengikat atau penghasncur, untuk meningkatkan kemampuan proses atau memperluas jangkauan aplikasi tepung kentang, berbagai jenis modifikasi telah diperkenalkan (piroska szabo-revesz, aniko szepes. 2009).

Pati kentang juga memiliki butiran besar dan kecil. Ukuran kisaran butiran ini bervariasi dari 10-87  $\mu\text{m}$  dan 4-10  $\mu\text{m}$ , masing-masing. Mereka menunjukkan kelancaran permukaan dan bentuk bulat, oval. Selanjutnya, cincin pertumbuhan dapat dilihat di pati kentang ketika diamati di bawah confocal laser scanning microscopi (CLSM). Pati singkong memiliki butiran tepung yang diaglomerasi

dengan ukuran 7-25  $\mu\text{m}$ . Granula memiliki bentuk poligonal dan bentuk bundar dengan permukaan polos. Dibandingkan untuk pati singkong, butiran pati jagung memiliki ukuran yang sama (3 - 21  $\mu\text{m}$ ), tetapi tepung jagung hanya terdiri dari butiran berbentuk poligonal, yang tidak diaglomerasi. ukuran, dan bentuknya (Stefan W et al, 2017).

## 2. Komposisi Amilum

Tabel 2. Komposisi amilum jagung, kentang, singkong (Stefan W et al, 2017)

Jenis pati	Nama latin	Komposisi								Granul
		Pati (%)	Pati yang rusak (%)	Kelembaban (%)	Amilosa (%)	Protein (%)	Lipid (%)	Abu (%)	Ukuran ( $\mu\text{m}$ )	Bentuk
Pati jagung	<i>Zea mays</i>	96.3	1.3	12.6	22.7	0.37	0.21	0.07	5.0-30.0	Bulat, poligonal
Pati kentang	<i>Solanum tuberosum</i>	93.4	0.46	14.6	20.9	0.08	0.19	0.33	15-100	Oval, bulat
Pati singkong	<i>Manihot esculenta</i>	95.2	95.2	0.7	13.7	36	0.03		5.0-35	Gabungan, oval terpotong

Butiran pati yang disebut butiran setengah majemuk termasuk dalam kategori ini, tetapi memiliki lebih dari satu pusat plasma yang dikelilingi oleh lapisan vakuola amilum yang umum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lebih dari satu agregat vakuola amilum telah terbentuk pertama kali dalam amiloplas dan kemudian mereka terbungkus dalam lapisan vakuola amilum yang sama. Kristalisasi amilum dan penataan ulang molekul amilum dalam Kristal, zonasi, A Meyer (1895) mengajukan teori trichite untuk menjelaskan pembentukan lapisan pada butiran pati, trichite amilosa dan amilopektin tersusun berdampingan dalam lapisan granula pati. amilosa meyer sekarang dianggap sebagai molekul amilum dimana konfigurasi unit glukosa berada dalam rantai tunggal. Molekul molekul tersebut tersusun secara radial dan terutama dipinggiran lapisan amilum pada granula pati. Trikit amilopektin adalah molekul

amilosa terpolimerisasi yang konfigurasinya seperti cabang , molekul amilosa bergabung dengan yang lain sebagai rantai samping , dan juga molekul polimerisasi berjalan bersama satu sama lain menghasilkan konfigurasi retikulasi. Yang terakhir didistribusikan terutama dibagian dalam lapisan jadi molekul amilum disusun sebagai, lapisan anisotropic (Frey wisseling 1938, K.H. Meye et al. dalam N. Visavarungroj 1989).

a. Amilosa / Amilopektin

Pati terutama terdiri dari dua polimer D-glukosa. Amilosa terdiri dari unit glukosa terkait  $\alpha$ -1,4 yang tidak bercabang, sementara amilopektin memiliki rantai  $\alpha$ -1,4 dan juga  $\alpha$  - 1,6 tautan percabangan. Amilopektin terdiri dari sejumlah besar rantai pendek yang terhubung bersama, yang menghasilkan percabangan; amilosa terdiri dari rantai panjang tunggal atau ganda, dan karena itu dianggap sebagai molekul linier atau sedikit bercabang. Amilosa dan amilopektin mewakili sekitar 98% -99% dari berat kering pati; persentase sisanya diwakili oleh sejumlah kecil protein, lipid, mineral dan fosfor (Stefan W et al, 2017).

Pati seperti jagung, kentang, dan singkong mengandung 70% -80% amilopektin dan 20% -30% amilosa. Namun demikian, literatur melaporkan adanya variasi berbagai rasio amilopektin-amilosa. tergantung pada asal botani pati. Gelatinisasi pati dan sifat termal pati tampaknya dipengaruhi oleh rasio amilopektin-amilosa serta arsitektur amylopectin (Stefan W et al, 2017). Whistler dan Johnson. 1948 melaporkan bahwa kandungan amilosa mempengaruhi sifat nutrisi dan teknologi, seperti kerentanan untuk hidrolisis enzimatis, dan pembentuk gel.

a. Pati yang rusak

Pati rusak adalah bagian dari pati, yang secara mekanis terganggu selama proses ekstraksi dan menghaluskan pati. Konten pati yang rusak berkisar



dari sekitar 0,5% hingga 7,5%. Tingkat kerusakan pati tergantung pada sumber pati, juga pada kondisi dan teknik yang diterapkan selama proses penggilingan. Tekstur pati yang rusak mengubah struktur granula pati dan karena itu mempengaruhi sifat reologi dan fungsional dalam sistem pati. Kerusakan pati juga berpengaruh terhadap pembengkakan butiran, karena kerusakan struktur, mencegah pembengkakan butiran dalam air. Karena itu, pati yang rusak dianggap lebih hidroskopis dari pati asli; akibatnya, pati yang rusak menyerap lebih banyak air dari pati asli. Selain itu, kurang tahan terhadap aktivitas enzim dan dapat lebih mudah terdegradasi dari butiran pati utuh. Pati yang rusak juga memainkan peran penting selama proses fermentasi karena kerentanannya terhadap penguraian enzimatik (Stefan W et al, 2017).

#### b. Enzim Pati

Amilase adalah enzim penting, yang dapat dideteksi dalam sumber pati yang berbeda. Mereka bisa dibagi menjadi  $\alpha$ -amilase dan  $\beta$ -amilase.  $\alpha$ -amilase adalah amilase kerja endogen (endo), yang mampu memecah ikatan  $\alpha$ -1,4-glikosidik, hadir di bagian dalam amilosa dan rantai amilopektin (Gambar 2). Sebaliknya,  $\beta$ -amilase adalah amilase yang bekerja secara eksogen (ekso), yang memotong secara eksklusif ikatan  $\alpha$ -1,4-glikosidik dari ujung rantai yang tidak mereduksi.  $\beta$ -amilase bekerja pada residu glukosa eksternal amilosa atau amilopektin, menghasilkan maltose (Stefan W et al, 2017).

#### c. Lemak

Lipid hadir dalam pati komersial, dengan jumlah kurang dari 1%. Jumlah kecil ini ditemukan di granula pati dan membentuk kompleks dengan amilosa (lihat gambar di bawah). Kandungan lemak dari suatu pati tergantung pada berbagai faktor, seperti sumber, komposisi polisakarida, struktur fisik endosperma biji dan konten amilosa. Meskipun merupakan komponen kecil dalam pati, lipid

dapat mengubah sifat-sifat pati secara signifikan (Stefan W et al, 2017). Jane 2009 menyatakan bahwa kehadiran lipid dalam pati meningkat suhu gelatinisasi, perlambatan pembengkakan butiran dan mencegah pencucian amilosa di luar. Lebih lanjut dilaporkan oleh Copeland et al 2009 bahwa kompleks amilosa-lipid menghambat proses retrogradasi pati yang dipanaskan.

#### d. Protein

Mirip dengan lipid, protein hanya membentuk komponen kecil dari pati komersial. Kandungan protein sangat tergantung pada sumber pati serta prosedur ekstraksi. Protein itu mungkin secara struktural terikat ke butiran pati dan karena itu tidak dapat dihilangkan dengan mudah oleh proses ekstraksi (Stefan W et al, 2017).


Pati merupakan produk yang relative murah dan terbaru yang dapat diperoleh dari berbagai sumber tumbuhan dan telah banyak digunakan sebagai bahan perekat. Namun daya rekatnya tidak cukup kuat unruk merekatkan. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai potensi pemanfaatan pati, terfokus padabebas formaldehida yang diperoleh melalui reaksi antara pengikat silang dan campuran pati dengan polimer lain, seperti polivinil alcohol, tannin dan isosianat (Ravindra V. Et al. 2019).

Menurut K Abbas. 2010. Pati atau amilum adalah karbohidrat polisakarida yang terdiri dari sejumlah besar unit glukosa yang disatukan oleh ikatan glikosida. Ini terdiri dari amilosa dan amilopektin sebagai makromolekul. Dan penampilannya bervariasi, tergantung pada sumbernya. Dalam bentuk yang tidak dimodifikasi, pati memiliki penggunaan yang terbatas dalam industri makanan. Pada umumnya pati alami menghasilkan pati yang bertubuh lemak, kohesif. Pasta kenyal bila dikocok dan gel yang tidak diinginkan bila pasta didinginkan. Oleh karena itu, produsen makanan umumnya lebih memilih pati dengan sifat perilaku

yang lebih baik daripada yang disediakan oleh pati alami. Sifat-sifat pati dapat diperbaiki dengan berbagai modifikasi. Para peneliti telah mengembangkan metode untuk memodifikasi pati, yang membutuhkan penggunaan bahan kimia dan enzim.

Disisi lain K.A. Abbas . 2010 mendeskripsikan mengenai Gelatinisasi, pasting dan sifat gel dari pati merupakan sifat fungsional kunci yang menentukan berbagai aplikasi pati dalam industri makanan. Biasanya, sifat ini tidak optimal pada pati asli, sehingga perlu dimodifikasi dengan berbagai teknik agar sesuai dengan produk akhir yang relevan. Ranaveera & corke (2007) tentang sifat termal, pasting, dan sifat menggel pada pati gandum dan kentang dengan adanya gula/pati termodifikasi (sukrosa, glukosa, gliserol dan hidroksipropil A siklodekstrin).

### C. Gelatin



Gambar 2. Rumus struktur gelatin

Gelatin telah di gunakan sejak 600 tahun SM sebagai bahan perekat. Pada abad 16 di Inggris gelatin digunakan sebagai bahan makanan, seiring perkembangan waktu gelatin di produksi dalam jumlah besar. Sekarang banyak digunakan dalam industri makanan (kembang gula, jeli air dan makanan penutup, produk susu atau makanan fungsional, untuk fleksibilitas) (GMA, 2013).

Gelatin merupakan polimer bioresorbable alami yang diekstrak oleh denaturasi termal dari kolagen [4]. Ini menunjukkan sifat biologis yang sangat baik seperti biodegradabilitas, tidak beracun, biokompatibilitas, dan non-

antigenisitas dalam kondisi fisiologis [5]. Selain itu, gelatin memiliki banyak integrin yang memfasilitasi adhesi dan diferensiasi sel-sel hidup [6]. Untuk alasan ini, gelatin telah digunakan sebagai biopolimer yang aman dan ekonomi dalam mempersiapkan dan mengembangkan berbagai produk biomedis yang digunakan untuk teknik jaringan, luka ganti, dan pengiriman obat [7].

Gelatin adalah produk biomakromolekul yang diperoleh dengan hidrolisis kolagen, yaitu protein yang berlimpah di kulit, jaringan ikat, dan tulang rawan hewan. Selain property pembentuk gel, molekul gelatin menunjukkan sebuah fleksibilitas yang sangat baik karena komposisi asam aminonya. Kehadiran kedua asam amino yang bermuatan positif (arginine, lisin, dan histidin) dan bermuatan negatif (asam glutamate dan asam aspartate), memungkinkan pembentukan kompleks dengan polimer yang kemudian dipengaruhi oleh PH tertentu (Miwada, 2007).

Gelatin adalah bentuk kolagen yang terdenaturasi, protein jaringan ikat, yang ada di sebagian besar vertebrata dan merupakan bahan khas yang dapat diperbaharui dari sumber daya alam yang berasal dari hewan. Gelatin dapat diperoleh dari sumber murah yang berasal dari limbah dan produk sampingan yang dihasilkan dalam beberapa produk manufaktur yang terdiri dari segmen penyamakan kulit, farmasi dan makanan. Ketahanan air yang bururk dan kekuatan mekanik film gelatin yang rendah dibandingkan dengan polimer sintetik yang digunakan dalam kemasan makanan membatasi aplikasinya ( Bin Li et al.2013).

Gelatin (Gel) adalah polimer alami dan protein berserat yang dikeluarkan oleh hidrolisis triple helix dari kolagen. Gel adalah protein biokompatibel dan menunjukkan antigenitas yang rendah dan bioabsorpsi yang sangat tinggi ketika memasuki tubuh yang hidup. Berbagai penelitian telah berfokus pada pengembangan perancah berbasis Gel sebagai substrat sel (Cock, 2012).

Gelatin hampir tidak berasa (hambar) dan tidak berbau. Berbentuk seperti cairan yang padat rapuh, berwarna kuning samar-samar. Gelatin mengandung 8-13% kelembaban dan memiliki kepadatan relatif 1,3-1,4. Ketika granul gelatin direndam dalam air dingin, mereka akan menghidrat menjadi diskrit, yaitu partikel yang mengembang. Pada air hangat, partikel-partikel bengkak tersebut larut untuk membentuk sebuah larutan. Metode persiapan larutan gelatin lebih disukai, terutama di mana konsentrasi tinggi yang diinginkan. Sifat larutan gelatin dipengaruhi oleh suhu, pH, kadar abu, metode pembuatan, dan konsentrasi. Gelatin larut dalam larutan air dari alkohol polihidrat seperti gliserol dan propilen glikol. Contoh pelarut yang sangat polar, dimana terjadi ikatan hydrogen diantara keduanya, dan pelarut organik di mana gelatin akan larut adalah asam asetat, Trifluoroethanol, dan formamida. Gelatin disimpan dalam wadah kedap udara pada suhu kamar, tetap tidak berubah untuk jangka waktu yang lama. Ketika gelatin kering dipanaskan di atas 45°C di udara pada kelembaban relatif tinggi (di atas 60% RH) secara bertahap kehilangan kemampuan untuk membengkak dan melarutkan. Larutan steril dari gelatin bila disimpan dalam kondisi dingin, dapat stabil tanpa batas. Tetapi pada temperatur tinggi, larutan rentan terhadap hidrolisis (GMIA, 2019).

Gelatin merupakan protein yang berasal dari kolagen yang dihasilkan melalui proses hidrolisis asam (tipe A-gelatin) atau alkali (tipe B-gelatin). Pengubahan kolagen menjadi gelatin larut digambarkan sebagai proses denaturasi dimana terjadi kehilangan bentuk triple-helix karena adanya pengrusakan oleh intra dan intermolekul pentaut silang (Alaitz Etxabide et al, 2015). Senyawa kolagen ini merupakan komponen struktural utama jaringan ikat putih (*white connective tissue*) yang meliputi hampir 30% total protein pada tubuh. Terdapat 19 jenis kolagen, yaitu tipe I sampai XIX. Tipe I, II, III, dan V adalah kolagen

*fibrous*. Kolagen tipe I yakni sebagai matrik protein ekstraselular dengan karakteristik peningkatan proliferasi sel sehingga secara langsung mempengaruhi fisiologis dan morfologi sel (Cardoso *et al*, 2014). Tipe I ini banyak ditemukan pada kulit, tulang, dan sisik ikan, (Nagai *et al*, 2004).

Jenis-jenis gelatin dapat dibagi menjadi dua jenis sesuai dengan proses produksi gelatin. Produk gelatin yang diperoleh melalui proses ekstraksi asam atau disebut gelatin tipe A. Sebaliknya, produk gelatin yang diekstraksi oleh alkali disebut gelatin tipe B (Ahmad *et al*, 2017). Kedua 50 jenis gelatin tersebut menunjukkan sifat fisiko- kimia yang berbeda dan dapat digunakan dalam industri yang berbeda (Tabel S3). Gelatin adalah kombinasi rantai polimer hidrolisat dengan berat molekul berbeda termasuk rantai  $\alpha$  (80 ~ 125 kDa), rantai  $\beta$  (160 ~ 250 kDa),  $\gamma$ - rantai (240-375 kDa) (Gudipati, 2013) dan molekul rendah lainnya zat. Glycine (27-35%), prolin (Pro) dan hidroksiprolin (Hip) (20-24%) adalah asam amino yang paling dominan (Gudipati, 2013). Itu Komposisi asam amino gelatin sangat dekat dengan kolagen induknya terutama ditandai oleh beberapa pengulangan urutan Glycine-X-Y “, di mana “, X” merupakan Pro dan “, Y” sebagian besar adalah Hyp (Boran & Regenstein, 2010; Liu *et al*, 2015).

Dalam bidang biomaterial, gelatin saat ini telah dimanfaatkan sebagai bahan kapsul, pembalut luka dan *scaffold* dalam rekayasa jaringan. Gelatin pada umumnya dalam bentuk sol pada suhu  $>40^{\circ}\text{C}$  dan transisi hydrogel terjadi jika suhu diturunkan melewati suhu transisi sol-gel gelatin tersebut. Transisi sol-gel adalah sebagai proses *thermo-reversibel* yang berlangsung sebagai ikatan non-kovalen seperti ikatan hydrogen dan ikatan ionik antara molekul-molekul gelatin (Dian, 2012).

Gelatin larut dalam air, zat protein yang diperoleh dari beberapa proses yang melibatkan penghancuran tersier, sekunder dan sampai batas

tertentu struktur primer kolagen asli (Adam, 2013). Kualitas gelatin dari ikan di bedakan berdasarkan dari kekuatan keelastisan dan kestabilan suhu atau suhu menggell dan melebur. Bagaimanapun juga ciri-ciri fisik tidak bisa terlalu tinggi untuk gelatin yang diekstrak dari hewan. (Gomez-Estaca, 2009).

#### D. *Glutaraldehyd*

Gambar 3. Rumus struktur glutaraldehyd



Glutaraldehyd dengan nama latin *GLUTRAL* dan nama lain Aldehyd glutarowy, Glutaraldehyd, Glutaraldehyde, Glutaralum, Glutaric Dialdehyde, Pentanedial. Pentane- 1,5-dial, memiliki rumus struktur  $C_5H_8O_2$  dan berat molekul 100.1. Larutan glutaraldehyd kuat mengandung 47-53 % b/b dari glutaraldehyd disimpan pada suhu tidak melebihi  $15^\circ C$  . Gluteral konsentret mengandung 50-52 % b.b glutaraldehyd dan memiliki PH antara 3,7 dan 4,5. Disimpan pada suhu yang tidak lebih dari  $40^\circ C$  dalam wadah kedap udara dan terlindung dari cahaya (Sean C Sweetman, 2009).

Glutaraldehyda, aldehyd dengan berat molekul rendah, telah diteliti untuk toksisitas pada manusia dan hewan. Glutaraldehyda, perilaku dalam larutan berair , reaksi dengan protein, dan aplikasi pada pengikatan silang enzim (Robert. 1992).

Glutaraldehyde memiliki karakteristik unik yang menjadikannya salah satu reagen pengikat silang protein yang paling efektif. Ini dapat hadir dalam setidaknya 13 bentuk berbeda tergantung pada kondisi larutan seperti PH, konsentrasi, suhu dll, prosedur pengikatan silang menggunakan glutaraldehyda sebagian besar dikembangkan melalui pengamatan empiris (isabelle et al. 1992).

Glutaraldehyd (GTA) telah banyak diterapkan sebagai agen pentaut silang yang lebih disukai karena biaya rendah, reaktivitas tinggi dan kelarutannya yang

tinggi dalam larutan air. Secara umum diasumsikan bahwa reaksi utama GTA dengan kolagen dari gelatin adalah interaksi antara kelompok aldehida dari GTA dan  $\epsilon$ - kelompok amino lisin atau hidroksilisin kolagen, sehingga terjadi pembentukan senyawa Schiff tipe dasar. Karakterisasi fisikokimia suspensi serat kolagen yang di beri perlakuan dengan berbagai konsentrasi GTA (0 - 1.0%) dan menemukan bahwa ketidaklarutan, viskositas, stabilitas termal dan anti-enzymolysis dapat diperbaiki seiring dengan peningkatan konsentrasi GTA (Zhenhua Tian, 2016).

Di antara agen penghubung silang kimia, glutaraldehida adalah yang paling banyak digunakan karena efisiensinya yang tinggi untuk stabilitas bahan kolagen. Ikatan silang sampel kolagen dengan GTA melibatkan reaksi gugus amino bebas lisin atau residu asam amino hidroksilisin dari rantai polipeptida dengan gugus aldehida GTA. Glutaraldehida mudah tersedia dan murah, lauran encernya dapat secara efektif menghubungkan jaringan kolagen dalam waktu yang relative singkat ( Soheila Mohammadzadehmoghadam and Yu Dong.2019).

Namun, kelemahan dari silang dengan glutaraldehida adalah kemungkinan sitotoksisitas pada film yang dihasilkan; Namun, sitotoksisitas dapat dikurangi secara efektif dengan menambahkan glisin atau asam glutamat selama proses pembuatan gelatin, atau penggunaan dengan konsentrasi tidak lebih dari 1% (b / v) (H. Li, 2013).

Di antara bahan kimia yang digunakan untuk mengikat silang gelatin, glutaraldehida (GTA) telah digunakan secara luas karena memiliki keuntungan menjadi pengeras kerja cepat untuk bahan kolagen (waktu gelasi kurang dari 1 menit dilaporkan untuk konsentrasi GTA antara 10 dan 20 wt %, mudah didapat dan murah ) (Bin Li et al. 2013).



### E. Tinjauan Islam Mengenai Ikan Bandeng

Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk islam, segala urusan duniawi telah disebutkan dan diatur Allah swt dalam Al-Qur'an termasuk makanan yang halal dan boleh dikonsumsi oleh masyarakat islam pada umumnya.

Allah berfirman dalam surah, Al-Baqarah ayat 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tapi untuk seluruh manusia. Hal ini imenunjukkan bahwa bumi disiapkan Allah untuk seluruh manusia. Karena itu semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Namun tidak semua yang ada di bumi menjadi halal karena bukan semua yang diciptakannya untuk di makan manusia walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu, Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal, yakni makanan yang tidak dilarang oleh agama (Quraish, 2003).

Namun demikian tidak semua makanan halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: wajib, sunnah, mubah, makruh. Tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada makanan yang halal tapi tidak bergizi, dan ketika itua menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat diatas adalah yang halal dan baik (Quraish, 2003).

Mengacu pada firman Allah QS, Fatir: 12 yang berbunyi:

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ ۖ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حَبِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ  
مَوَاجِرَ لِنَبِّغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۖ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٢

Terjemahnya:

"Dan tiada sama (rasa antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging (jenis ikan yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-nya dan supaya kamu bersyukur".

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa segala apa yang ada di laut bisa menjadi karunia yang patut disukuri. Segala apa yang ada di dalamnya, khususnya ikan bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan berupa daging segar. Tinggal bagaimana manusia itu berusaha untuk mendapatkan karunia-karunia itu. Di sini disebutkan bahwa laut terdiri dari dua jenis, yaitu berupa air tawar dan air laut.

Dari Ibnu Umar *radhiyallahu 'anhuma*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ  
فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya:

“Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Berdasarkan penjelasan ilmu fikih, pemanfaatan ikan sebagai sampel dalam penelitian ini dihalalkan penggunaannya, baik yang digunakan sebagai bahan penelitian maupun yang akan dimanfaatkan dalam pembuatan produk-produk bioteknologi maupun produk berkelanjutan lainnya sebagai bahan hidrogel berbeda dengan gelatin yang bukan menggunakan ikan sebagai bahan berkuantitas yang masih patut dipertanyakan, apakah sumbernya halal, diperoleh dengan cara yang halal, dikelola dengan cara yang halal. Hal-hal yang seperti ini sudah terhindar dengan penggunaan bahan baku atau sampel dari sisik ikan

bandeng. Dengan demikian kehalalan dan toyi'ban dari hasil gelatin sisik ikan bandeng sudah tidak dipertanyakan lagi tingkat kehalalannya.

Dari Ibnu Umar Radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya “Kami dihalalkan dua bangkai dan darah. Adapun dua bangkai tersebut adalah ikan dan belalang. Sedangkan dua darah tersebut adalah hati dan limpa.” (HR. Ibnu Majah no. 3314. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Dari penjelasan ayat di atas, semakin menguatkan bahwa pemanfaatan ikan bandeng sebagai sampel penelitian untuk upaya mendapatkan produk berkualitas dengan daya guna yang diinginkan tercapai sehingga sampel sisik ikan bandeng ini mampu dijadikan bahan pilihan yang halal, baik lagi aman.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini ialah kuantitatif yang dilakukan dengan berupa pengaruh modifikasi terhadap objek penelitian gelatin sisik ikan bandeng serta adanya kontrol (Nazir, 2011).

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia Analisis Jurusan Farmasi akultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif experimental, dengan membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak mendapat perlakuan (Sugiyono, 2012).

#### ***C. Sampel***

Sampel penelitian ini adalah gelatin dari sisik ikan bandeng yang merupakan hasil ekstraksi koleksi Lab Kimia Analisis Jurusan Farmasi FKIK, UIN Alauddin Makassar.

#### ***D. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat yang Digunakan**

Alat-alat yang digunakan yaitu batang pengaduk, erlenmeyer, gelas beker, gelas ukur, kertas perkamen, labu ukur, magnetik stirrer (SH2), mikropipet, oven

(Mammert), Penangas air, termometer, timbangan digital, viscometer *Ostwald* dan waterbath (Mammert).

## 2. Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan adalah air suling, amilum solani, amilum maydis, amilummanihot, gelatin bandeng, gelatin sisik ikan bandeng dan glutaraldehid

## E. Prosedur Kerja

### 1. Pembuatan Gelatin Modifikasi

Tabel 3. Perbandingan bahan pada pembuatan gelatin modifikasi

Kelompok	Gelatin (g)	Amilum			Glutaraldehida 10% ( $\mu\text{L}$ )
		Maydis (g)	Solani (g)	Cassava (g)	
1	4,5	0,5	-	-	28
2					56
3					112
4					225
5	4,5	-	0,5	-	28
6					56
7					112
8					225
9	4,5	-	-	0,5	28
10					56
11					112
12					225

#### a. Pembuatan larutan gelatin

Larutan gelatin 5% dari protein disiapkan dalam bentuk *film foaming solution* atau larutan pembentuk film dengan melarutkan gelatin 4.5g dalam 175 ml air suling di bawah pengadukan magnetik secara terus menerus pada suhu 100°C sampai jernih (Hui.2018).

#### b. Pembuatan larutan amilum

Penyiapan larutan amilum (amilum maydis, amilum solani, amilum manihot). Larutan amilum dibuat secara terpisah dengan melarutkan amilum 0,5 g dalam 125 ml air suling pada suhu 100°C sampai jernih dengan pengadukan

menggunakan stirrer 250 rpm (Hui. 2018).

c. Penambahan glutaraldehid

Campuran gelatin-amilum disiapkan dengan mencampur larutan gelatin kedalam larutan amilum pada suhu 65°C-70°C dengan pengadukan 250 rpm selama 30 menit. Kedalam campuran larutan ditambahkan larutan glutaraldehid sesuai volume pada tabel. Pengadukan dilanjutkan selama 30 menit dengan suhu yang dipertahankan 65°C-70°C dengan kecepatan 750 rpm. Selanjutnya terhadap hasil modifikasi dilakukan pengujian dan pengeringan di oven pada suhu 80°C selama 2 x 24 jam (Hui. 2018).

## 2. Pengukuran Kuantitatif

a. Uji organoleptik (Gnanamani, Mandal, & Glass, 2013)

Pengujian organoleptik dilakukan dengan menggunakan pancaindra. Pengujian meliputi analisis bau, bentuk, tekstur dan warna gelatin.

b. Pengukuran viskositas

Viskositas larutan gelatin dan hasil modifikasi ditentukan menggunakan ostwald dan suhu 25°C. Pengujian dilakukan sebanyak 3 kali (Dian et al. 2012). Larutan sampel masing-masing larutan ikan, larutan amilum, dan hasil modifikasi dihitung bobot jenisnya dan waktu alirnya selanjutnya dihitung viskositasnya dengan rumus:

$$V(\text{cPs}) = \frac{Ps}{Ts} \times K$$

Ps = bobot jenis sampel Ts = waktu alir sampel K= tetapan alat, 0,1026

(R. K. Rajput, 2010).

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil**

**1. Hasil Pengujian Organoleptik**

Tabel 4. Hasil pengujian organoleptik ekstraksi gelatin ikan bandeng

Sampel	Pengujian Organoleptik			
	Bentuk	Tekstur	Warna	Bau
Gelatin Sisik Ikan Bandeng	Keping (Film)	Halus	Keemasan	Khas

Tabel 5. Hasil pengujian organoleptik Gelatin Modifikasi Taut Silang

Gelatin	Modifikasi	Volume Glu ( $\mu$ l)	Pengujian				
			Bentuk	Tekstur	Bau	Warna	
Bandeng	<i>Amilummaydis</i>	28	Film	Keping halus	Khas	Bening	
		56	Film	Keping halus	Khas	Cokelat	
		112	Film	Keping halus	Khas	Bening kekuningan	
		225	Film	Keping halus	Khas	Cokelat	
	<i>Amilumsolani</i>	28	Film	Keping halus	Khas	Cokelat	
		56	Film	Keping halus	Khas	Cokelat	
		112	Film	Keping halus	Khas	Cokelat	
		225	Film	Keping halus	Khas	Bening	
	<i>Amilum manihot</i>	28	Film	Keping halus	Khas	Bening	
		56	Film	Keping halus	Khas	Cokelat	
			112	Film	Keping halus	Khas	Kuning
			225	Film	Keping halus	Khas	Kuning
Glutaraldehyde		28	Larutan	Cair	Khas	Bening kekuningan	

		56	Larutan	Cair	Khas	Bening kekuningan
		112	Larutan	Cair	Khas	Bening kekuningan
		225	Larutan	Cair	Khas	Bening kekuningan

2. Hasil Modifikasi Gelatin Sisik Ikan Bandeng –Amilum dengan Glutardehidterhadap viskositas

Tabel 6. Perhitungan Bahan

No Sampel	Gelatin (gram)	Sampel	Glut 10%
1	4,5	Amilum Maydis 0,5 gram	28,125
2			56,25
3			112,5
4			225
5	4,5	Amilum Solani 0,5 gram	28,125
6			56,25
7			112,5
8			225
9	4,5	Amilum Singkong 0,5 gram	28,125
10			56,25
11			112,5
12			225




Tabel 7. Viskositas Hasil Gelatin Modifikasi Taut Silang

No sampel	Gelatin	Pati	Rasio	Glutarald ehid/m	Bobot Jenis			Laju Alir (S)			Viskositas			Viskositas Rata-rata
					1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	Gelatin    Ikan	Amilum Solani I	4,5:0,5	28	0.9939	0.9890	0.9926	71	79,7	83	7	8.087	8.543	8.014
2		Amilum Solani II	4,5:0,5	56	0.9963	0.9897	0.9903	82,3	84,7	84,3	8.413	8.601	8.566	8.526
3		Amilum Solani III	4,5:0,5	112	0.9934	0.9903	0.9878	87,7	93	69,3	8.939	9.449	7.023	8.470
4		Amilum Solani IV	4,5:0,5	225	0.9962	0.9971	0.9950	83	89,7	92	8.484	9.177	0.866	6.175
5		Amilum Manihot I	4,5:0,5	28	1.0046	0.9896	0.9941	56	59	59	5.772	5.991	6.017	5.926
6		Amilum Manihot II	4,5:0,5	56	0.9944	0.9931	0.9942	79	79	78	8.061	8.049	7.956	8.022

M A K A S S A R

7	Amilum Manihot III	4,5:0,5	112	1.0088	0.9905	0.9921	75	76	76	7.762	7.723	7.736	7.740
8	Amilum Manihot IV	4,5:0,5	225	1.0168	0.9931	0.9937	79	77	77	8.242	7.846	7.851	7.979
9	Amilum Maydis I	4,5:0,5	28	1.0168	0.9937	0.9937	67	67	67	6.99	6.831	6.831	6.884
10	Amilum Maydis II	4,5:0,5	56	0.9938	0.9922	0.9928	71	79,6	81	7.239	8.111	8.251	7.867
11	Amilum Maydis III	4,5:0,5	112	1.0110	0.9905	0.9921	77.3 3	79.3 3	81	8.021	8.062	8.249	8.110
12	Amilum Maydis IV	4,5:0,5	225	0.9841	0.9847	0.9824	75	75	75.3 33	7.572	7.577	7.593	7.580



3. Hasil grafik gelatin modifikasi

Gambar 4. Hasil grafik gelatin modifikasi

## B. Pembahasan

Gelatin merupakan protein yang diperoleh dari kulit, tulang dan jaringan serat putih (*white fibrous*) hewan. Hewan yang menjadi sumber gelatin utama yakni babi dan sapi. Produksi gelatin dari kulit babi mencapai 46%, kulit sapi 29,4%, tulang sapi 23,1% dan sumber alternatif 1,5% dari total produksi gelatin dunia (Karim dan Bhat, 2009).

Hampir sepertiga dari berat ikan berasal kulit dan tulangnya, bahkan penyumbang terbesar berat badan ikan berasal dari tulang dan kulit, akan tetapi limbah tulang ikan dibuang dan tidak dimanfaatkan (shyni et al.2014).

Butiran pati asli memiliki arsitektur yang kompleks, sehingga proses pengolahan butiran pati biasanya melibatkan gangguan tatanan struktural selama proses pemanasan. Runtuhnya dan terjadinya gangguan tatanan molekuler dalam granula pati ini menyebabkan perubahan yang tidak dapat diubah dalam pembengkakan granular, lelehan kristalit, pelarutan pati. Perubahan ini

menyebabkan peningkatan viskositas medium dan disebut gelatinisasi. (Strach gelatination.2015)

Larutan gelatin disiapkan dalam bentuk film foaming solution atau larutan pembentuk film dengan melarutkan gelatin (4.5g) dalam 175 ml air suling di bawah pengadukan magnetik secara terus menerus pada suhu 100°C sampai jernih (Hui.2018).

Pembuatan gelatin modifikasi dilakukan dengan melakukan taut silang gelatin dengan 3 bahan pati yakni amilum maniot, amilum solani, dan amilum maydis. Berdasarkan pada Bishal. 2019. pati asli menarik untuk digunakan sebagai eksipien farmasi dikarenakan oleh sifat fisiknya yang meliputi meliputi sifat putih, lembut, kering halus serta pembentuk gel, dan viskositanya. Juga, ketika dimodifikasi, atribut baru terpengaruh yang memperluas fungsi dan aplikasinya, membuatnya lebih efisien baik dalam sistem penghantaran obat konvensional maupun baru.

Sumber utama gelatin adalah amilopekin dan amilosa. Gelatinisasi pati dan sifat termal pati dipengaruhi oleh rasio amilopektin dan amilosa serta arsitektur amilopektin menurut Stefan W 2017. Dalam penelitian ini digunakan kandungan amilosa pada pati tersebut karena dapat mempengaruhi kerentanan untuk hidrolisis enzimatik dan pembentuk gel.

Sifat gelasi, pati terbentuk ketika pasta pati dalam konsentrasi yang cukup tinggi didinginkan. Gelasi dapat dikatakan terjadi dengan pembentukan jaringan tiga dimensi dimana granula bengkak terikat. amilosa dianggap terutama bertanggung jawab untuk pembentukan gel. semakin banyak kandungan amilosa, gel semakin berserat, sedangkan semakin banyak amilopektin, semakin lembut dan tembus gel. Pati kentang memiliki kandungan amilopektin tertinggi yang bertanggung jawab atas potensinya yang lebih tinggi dibandingkan

dengan pati kentang yang memiliki kandungan amilopektin lebih rendah dan gel (Bishal. 2019).

Taut silang gelatin-amilum dibuat dengan menambahkan glutaraldehid sebagai crosslinker pada konsentrasi yang berbeda ke dalam gelatin-amilum dan dibawah pengadukan magnetik selama 30 menit.(Hui. 2018).

Pencampuran gelatin merujuk pada ( J.F. Martucci,. 2008) oleh karena itu, untuk konsentrasi GTA lebih tinggi dari 2 % berat, tidak terjadi reaksi lebih lanjut. Kepadatan ikatan silang yang tinggi yang dikembangkan memaksakan pembatasan dalam mobilitas dan konversi akhir tercapai. Hasil serupa dilaporkan oleh fraga dan Williams untuk gelatin air dingin yang berikatan silang dengan formadehida. Penulis menggambarkan efek ini sama dengan terhentinya reaksi akibat vitrifikasi pada sistem termoseting. Sifat termal memiliki pengaruh besar pada sifat film gelatin.

Meskipun reaksi antara gelatin glutaraldehid biasanya memerlukan kondisi sub asam, nilai PH netral hingga sedikit basa lebih disukai untuk pengikatan silang gelatin. Lebih khusus lagi, langkah pertama reaksi melibatkan penambahannukleofilik gugus E-NH<sub>2</sub> ke gugus karbonil O=C (C=O) aldehida. Untuk membentuk zat antara yang tidak stabil tetrahedral yang disebut carbinolamine. Pada langkah kedua, protonasi gugus -OH diikuti dengan hilangnya molekul air menghasilkan basa conjugated Schiff. Mekanisme seperti itu menghasilkan pembentukan ikatan kovalen baru antara molekul molekul gelatin baik dalam skala intramolekul (jarak pendek) maupun antarmolekul (jarak panjang). Jembatan jarak jauh terbentuk melalui polimerisasi gluteraldehyde dalam larutan berair atau reaksi kondensasi aldol (chiou.2006).

Hasil akhirnya adalah peningkatan yang jelas dari sifat ketahanan mekanik, termal, ketahanan air dan ketahanan proteolitik dari kolagen yang

dibentuk kembali dalam bentuk film, serat atau membrane. Namun demikian, sifat tersebut sangat dipengaruhi oleh jumlah cross linker yang digunakan (Chiou.2006)

Dari tabel perlakuan, diperoleh hasil bahwa nilai optimum gelatin modifikasi secara kimia dengan menggunakan cross linker glutaraldehid yaitu pada Amilum solani II dengan Viskositas 8.526, pada amilum Manihot II dengan viskositas 8.022. dan pada amilum maydis III dengan viskositas 8.110. Hal ini tak sesuai dengan teori bahwa modifikasi gelatin dipengaruhi dengan meningkatnya viskositas seiring meningkatnya konsentrasi glutaraldehid.

Sedangkan menurut ( J.F. Martucci, . 2008) Dilain sisi menggunakan analisis model Burger mengungkapkan peningkatan modulus elastisitas dan penurunan waktu relaksasi untuk film ge- GTA dibandingkan dengan film control, sesuai dengan peningkatan kerapatan crosslinking. Penting untuk dicatat bahwa parameter ini adalah hasil matematis dari data percobaan yang sesuai dengan persamaan tertentu yang hanya merupakan pendekatan untuk menggabrkan sistem yang diteliti.

Analisis viskositas membantu memprediksi kompartibilitas suatu molekul. Sebagai contoh, arabinogalaktan yang sangat larut menghasilkan larutan dengan viskositas rendah karena struktur percabangan hidrodinamik yang relative kecil. Dalam “produksi karaginan semi halus, “film gelatin” kekentalan merupakan salah satu kriteria utama untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Diketahui juga bahwa viskositas dapat dipengaruhi oleh suhu dan keasaman medium. Adam dkk menyatakan bahwa larutan dengan viskositas  $>600$  cp akan mendukung pembentukan kapsul keras dengan metode pencelupan. Karena sangat penting bagi polimer untuk melekat pada pin selama proses pengeringan dan menghasilkan kapsul yang seragam dengan bentuk yang sesuai. Sifat viskositas ini

juga berguna dalam pengembangan kapsul keras berikatan silang dimana pengikatan silang mengurangi kekarutan kapsul dan memperpanjang waktu pelepasan obat (Bishal jyoti bordoloi, bhupen kalita, dibyendu shil. 2011).

Gelatin hasil ekstraksi kemudian dilakukan pengujian organoleptik dengan menggunakan pancaindra. Uji organoleptik dilakukan untuk melihat tampilan fisik gelatin dengan cara melakukan pengamatan terhadap bau, bentuk, rasa dan warna dari gelatin Modifikasi sisik ikan Bandeng yang telah dibuat.

Adapun hasil organoleptik gelatin sisik ikan bandeng yaitu tertera pada tabel yakni gelatin sisik ikan bandeng memiliki bentuk kepingan (Film), tekstur halus, warna bening keemasan, kekuningan, dan bau khas. Hal ini sesuai dengan pemerian gelatin yang terdapat dalam farmakope IV yakni gelatin merupakan lembaran, kepingan atau potongan, serbuk kasar sampai halus, kuning lemah atau coklat terang warna bervariasi tergantung ukuran partikel. (Dirjen POM. 1995: 404).

Hal ini berdasarkan pada literatur (Chiou, B.-R et al 2006) . Karena urutan asam aminonya yang unik dan banyak gugus fungsi. Gelatin sangat cocok untuk memproduksi hydrogel kimia dalam bentuk lembaran, film atau membrane dengan mereaksikan molekul kecil yang mengandung gugus fungsi reaktif seperti gugus aldehida.

Hasil pengujian organoleptik gelatin yang dimodifikasi ditunjukkan pada tabel, dimana gelatin ikan nila tanpa modifikasi berbentuk kepingan dengan tekstur serbuk kasar hingga serbuk halus, bau khas dan warna putih, hal ini sama dengan gelatin ikan bandeng yang belum dimodifikasi. Sedangkan gelatin sapi dan gelatin brataco memiliki berbentuk kepingan dengan tekstur serbuk kasar hingga serbuk halus, bau khas dan warna kuning. Gelatin yang dimodifikasi dengan sukrosa teroksidasi memiliki bentuk kepingan dengan tekstur serbuk kasar

hingga serbuk halus, bau khas dan warna coklat. Gelatin yang dimodifikasi dengan quersetin berwarna kuning, hal ini disebabkan karena pengaruh warna dari quersetin. Gelatin yang dimodifikasi dengan glutaraldehid memiliki bentuk kepingan dengan tekstur serbuk kasar hingga serbuk halus, bau khas dan warna coklat kehitaman.

Pengujian Viskositas. Metode viskositas memiliki kelebihan daripada metode lainnya, yaitu lebih cepat, lebih mudah, alatnya murah dan perhitungan hasilnya lebih sederhana, prinsip dari metode ini adalah berdasarkan perbandingan antara viskositas larutan polimer dengan viskositas pelarut. Murni yang dipakai untuk menentukan massa molekul nisbi molekul polimer. Alat yang dipakai untuk mengukur viskositas pelarut dan larutan polimer adalah viscometer Ostwald. Pada dasarnya kita mengukur waktu yang diperlukan pelarut atau larutan polimer untuk mengalir diantara dua tanda, x dan y. dalam viscometer Ostwald volume cairan harus tetap ketika cairan mengalir ke bawah melalui pipa kapiler A., cairan akan didorong naik ke B. akibatnya jika volume cairan berbeda pada beberapa percobaan., maka massa cairan yang didorong menaiki tabung B akan berubah pula, sehingga akan menghasilkan waktu alir yang tidak taat asas (Riswiyanto S. 426).

Hal ini sesuai dengan Ketika pati dipanaskan dalam air, amilosa larut dari butiran. Pencucian amilosa dan peningkatan butiran bengkak meningkatkan viskositas medium (Starch Characteristic.pdf. 2015).

Salah satu factor kunci dalam menentukan morfologi serat adalah viskositas larutan, yang berkorelasi langsung dengan konsentrasi larutan dan berat molekul primer. (Amariei et al, 2017).

Viskositas gelatin menunjukkan daya aliran molekul dalam suatu larutan baik itu air, cairan organik sederhana dan suspensi encer. Sistem koloid dalam



larutan dapat meningkat dengan cara mengentalkan cairan, sehingga terjadi absorpsi dan pengembangan koloid (Shyni *et al.* 2014).

Pengujian viskositas yang telah dilakukan memperkuat teori bahwa Glutaraldehida adalah pereaksi multifungsi yang mengikat silang pati dengan bereaksi dengan gugus hidroksil pati sehingga memperkenalkan jembatan antarmolekul antara rantai polisakarida (Ravindra V *et al.* 2019).

Lebih lanjut (Rabindra *et al.* 2019) menyebutkan Glutaraldehida telah bereaksi dengan gugus hidroksi dan membentuk ikatan silang. Tautan silang ini meningkatkan viskositas. Karena panjang rantai yang lebih panjang meningkatkan kemungkinan berikatan, hal itu menyebabkan peningkatan viskositas, saat membandingkan formula 5 viskositas yang jauh lebih besar pada formulasi 2 pada perbandingan konsentrasi glutaraldehid pada formulasi dengan penambahan glutaraldehida 0 %, 0.5 %, 1 %, 1.5 %, dan 2 %, hal ini disebabkan oleh adanya pati terhidrolisis yang berkontribusi terhadap peningkatan viskositas. Perlu diketahui pula bahwa peningkatan viskositas pada jurnal telah disebutkan diimbangi dengan penambahan PVA dalam berbagai konsentrasi sebagai bahan aditif.

Pengujian viskositas dilakukan untuk mengetahui tingkat kekentalan gelatin sebagai larutan pada konsentrasi dan suhu tertentu. Menurut Shyni *et al.* 2014, viskositas berhubungan dengan berat molekul (BM) rata-rata gelatin dan distribusi molekul. Bobot molekul gelatin berhubungan langsung dengan panjang rantai asam amino. Semakin panjang rantai asam amino maka nilai viskositas akan semakin tinggi. Nilai viskositas pada penelitian ini diperoleh 8.526 cps yakni ditunjukkan pada viskositas amilum solani II. Nilai viskositas penelitian ini lebih tinggi jika dibandingkan nilai viskositas persyaratan standar GMIA (2012)

yaitu 3,8-6,0 cP. Sedangkan nilai yang optimum sesuai persyaratan Standar GMIA pada penelitian ini malah terdapat pada amilum Manihot I yaitu 5.926

Suhu di mana butiran pati mulai membengkak disebut suhu gelatinisasi. Suhu ini bervariasi di antara berbagai sumber pati. Secara umum, suhu gelatinisasi pati akar dan umbi dilaporkan lebih rendah daripada pati sereal. Ketika pati dipanaskan dalam air, amilosa larut dari butiran. Pencucian amilosa dan peningkatan butiran bengkak meningkatkan viskositas medium. (Starch Characteristic.pdf. 2015)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

- a. Perubahan viskositas gelatin yang telah dimodifikasi dengan amilum maydis, solani dan manihot ditaut silang dengan peanut silang glutaraldehid.
- b. Kadar glutaraldehid 10% yang memberi viskositas optimal adalah pada penambahan sebanyak 56  $\mu$ l dan 112  $\mu$ l.

#### **B. Saran**

- a. Sebaiknya perlu dilakukan lagi uji fisikokimia lanjutan dari setiap gelatin yang diperoleh dari film yang terbentuk untuk dikembangkan pada pembuatan film film yang berkelanjutan.
- b. Sebaiknya dilakukan analisis kehalalan terhadap gelatin yang diperoleh dalam penelitian ini untuk memastikan status kehalalannya dari modifikasi gelatin yang berbasis halal.

## KEPUSTAKAAN

Al Qur'an dan Hadist

Alaitz Etxabide, Marta Urdanpilleta, Pedro Guerrero, Koro de la Caba. *Effects of cross-linking in nanostructure and physicochemical properties of fish gelatins for bio-applications*. Food Hydrocolloids. 2015.

A.A. Karim, R. Bhat. *Fish gelatin: properties, challenges, and prospects as an alternative to mammalian gelatins*. Food Hydrocolloids. 2009.

Bin Li et al, *synthesis, characterization and antibacterial activity of cross linked chitosan gluteraldehyde*. 2013

Bishal Jyoti Bordoloi, Bhupen Kalita, Dibyendu Shil. *Properties and pharmaceutical application and various technique of chemical modification in native starch, a descriptive review*. 2011

Bishal Jyoti Bordoloi\*, Bhupen Kalita, Dibyendu Shil. *Properties, Pharmaceutical Application And Various Technique Of Chemical Modification In Native Starch: A Descriptive Review*. Girijananda Chowdhury Institute Of Pharmaceutical Science (Gips. 2019

Bor-Sen Chiou, Roberto J. Avena-Bustillos b, Peter J. Bechtel c, Haani Jafri a, Rajnesh Narayan a, Syed H. Imama, Greg M. Glenn a, William J. Orts a. *Cold water fish gelatin films: Effects of cross-linking on thermal, mechanical, barrier, and biodegradation properties*. European polymer journal. 2008

Chiou B-R: Avena Bustillos R.G: Shay J: Yee E: bechtel P.j: Imam, S.H: glenn G.M: Orts w.f. *Rheological and mechanical properties of cross linked fish gelatins polimer*. 2006

Copeland, L.; Blazek, J.; Salman, H.; Tang, M.C. *Form and functionality of starch*. Food Hydrocoll. 2009.

- C. Li, J. Luo, Z. Qin, H. Chen, Q. Gao, J. Li. *Mechanical and thermal properties of microcrystalline cellulose-reinforced soy protein isolate–gelatin ecofriendly films*. RSC Adv. 2015.
- E. M. Ahmed. *Hydrogel: Preparation, characterization, and applications: A review*. Journal of Advanced Research. 2015.
- Giannone, V.; Lauro, M.R.; Spina, A.; Pasqualone, A.; Auditore, L.; Puglisi, I.; Puglisi, G. *A novel-amylase-lipase formulation as anti-staling agent in durum wheat*
- GMIA. *GMIA, Gelatin Handbook*. Gelatin Manufacturers Institute Of America. 2019
- Hanafi Ismail a , Maryam Irani a & Zulkifli Ahmad. *International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials. Starch-Based Hydrogels: Present Status and Applications*. a School of Materials and Mineral Resources Engineering, USM Engineering Campus, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia. 2013.
- H. Li, X. Gao, Y. Wang, X. Zhang, Z. Tong. *Comparison of chitosan/starch composite film properties before and after cross-linking*. Int. J. Biol. Macromol. 2013.
- Jane, J. *Structural features of starch granules II*. In *Starch: Chemistry and Technology*, 3rd ed. Academic Press: Cambridge, MA, USA. 2009.
- J.F. Martucci, R.A. Ruseckaite, A. V´azquez. *Creep of glutaraldehyde-crosslinked gelatin films*. Research Institute on Material Science and Technology (INTEMA), University of Mar del Plata, Argentina. .2006
- Julie E. Gough, L. Colin A. Scotchford, Sandra Downes. *Cytotoxicity of glutaraldehyde Crosslinked collagen/poly(vinyl alcohol) films is by the*

*mechanism of apoptosis*. University of Nottingham Medical School, Queen's Medical Centre, United Kingdom. 2001

- Jongjareonrak A, Benjakul S, Visessanguan W, Prodpran T, Tanaka M. *Characterization of edible films from skin gelatin of brownstripe red snapper and bigeye snapper*. Food Hydrocolloids. 2006.
- J. Kadokawa. *Fabrication of nanostructured and microstructured chitin materials, through gelation with suitable dispersion media*. RSC Adv. 2015
- LJD Cock, OD Wever, H. Hammad, BN Lambrecht, E. Vanderleyden, P. Dubruel, FD Vos, C. VERVAET, JP Remona, BGD Geest. *3D Direkayasa perancah mikro gelatin untuk mempelajari migrasi sel*. Chem. Commun. 48
- K.A. Abbas. *Modified Starches and Their Usages in Selected Food Products: A Review Study*. Department of Food Technology, Faculty of Food Science and Technology Universiti Putra Malaysia, Malaysia Faculty of Political Science, University of Al-nahrain, Baghdad, Iraq Department of Food Technology, Faculty of Food Science and Technology Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia. 2010
- M. Isabelle, D. Catherine, J.B. Michel, C.W. Karen. *Glutaraldehyde behavior in aqueous solution, reaction with proteins, and application to enzyme crosslinking*. Biotechniques. 2004.
- M. K. Lima-Tenório, E. T. Tenório-Neto, M. R. Guilherme, F. P. Garcia, C. V. Nakamura, E. A. G. Pineda, A. F. Rubira. *Water transport properties through starch-based hydrogel nanocomposites responding to both pH and a remote magnetic field*. Chemistry Engineering Journal. 2015.

- M.S. Rahman, G.S. Al-Saidi, N. Guizani. *Thermal characterization of gelatin extracted from yellowfin tuna skin and commercial mammalian gelatin*. Food Chem. 2008.
- N. Visavarungroj, J. Herman and J.P. Remon. *Crosslinked starch as binding agent conventional wet granulation*. Laboratory of Pharmaceutical Technology, University of Ghent, Harelbekestraat 72, 9000, Ghent (Belgium). 1989
- Piroska Szabo-Revesz, Aniko Szepes. *Potato starch in pharmaceutical technology a review`*. 2009
- Pulat, Mehlika dan Gulen Oytun Akalin. *Preparation and characterization of gelatin hydrogel support for immobilization of Candidi Rugosa lipase*. Artificial Cell, Nanomdicine, and Biotechnology. 2012.
- P.P Dian, Darmawan, Erizal dan Tjahyono. *Isolasi dan sintesis gelatin sisik ikan kakap putih (Lates calcarifer) berikatan silang dengan teknik induksi iridasi gamma*. jurnal sains materi Indonesia. 2012.
- R. Jeya Shakila, E. Jeevithan, A. Varatharajakumar, G. Jeyasekaran, D. Sukumar. *Comparison of the properties of multi-composite fish gelatin films with that of mammalian gelatin films*. Food Chem. 2012.
- Ravindra V. Gadhave, Prakash A. Mahanwar & Pradeep T. Gadekar. *Effect of glutaraldehyde on thermal and mechanical properties of starch and polyvinyl alcohol blends*. Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. 2019
- R. K. Rajput. *Textbook of engineering thermodynamics*. Heat engenering. 2010
- Robert O Beanchamp, Mary Beth G St Clair, Timothy R Fennel, David O Clarke, Kevin T Morgan, Frank W Karl. *Toksikologi Glutaraldehyd*. 1992
- Rel Bouwman and Richars Bateman. *Raw material*. Ed parcticak pharmaceutics 2015.

- Shyni *et al.* *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* . Indonesian Food Technologists  
https. 2014.
- Soheilia Muhammad Zadehmoghadam dan Yu Dong. *Fabrication and characterization of electrospun silk fibroin/ gelatin scaffolds crosslinked with gluteraldehyde vapor*. School of civil and mechanical engineering, Curtin University, Perth, Australia. 2019
- Stefan W. Horstmann, Kieran M. Lynch and Elke K. Arendt. *Starch Characteristics Linked to Gluten-Free Products*. School of Food and Nutritional Sciences. University College Cork Ireland. 2017.
- Stefano Farris, Jianhui Song, And Qingrong Huang. *Alternative Reaction Mechanism for the Cross-Linking of Gelatin with Glutaraldehyde*. Department of Food Science and Microbiology, University of Milan, New Jersey. .2010
- Tao Huang, Zong-cai Tu, Xinchun Shanguan, Xiaomei Sha, Hui Wang, Lu Zhang, Nidhi Bansa. *Fish gelatin modifications: A comprehensive review*. Trends in Food Science & Technology. 2017
- Tetsuya Furuike, thitrat chaochak, Tsubasa okubo Tahahiro Mori, Hiroski Tamura. *Fabrication of nonwoven fabrics consisting of gelatin nanofiber cross linked by gluteraldehyde of N-acetyl d glucosamine by aquaous method*. Faculty of chemistry, materials and bioengineering. Kansai University, osaka Japan. 2016
- Tim perikanan, W. *Budidaya Ikan Bandeng (Chanos chanos Pada Tambak Ramah Lingkungan*. 2014
- Whistler, R.L.; Johnson, C. *Effect of acid hydrolysis on the retrogradation of amylose*. Cereal Chem. 1948.
- Zhenhua Tian, Wentao Liu, Guoying Li. *The microstructure and stability of*



*collagen hydrogel cross-linked by glutaraldehyde. Polymer degradation and stability.* 2016.




## LAMPIRAN


### 1. Prosedur Kerja

#### a. Pengolahan sampel


##### 1) Degreasing




##### 2) Pengeringan




##### 3) Demineralisasi (pembentukan ossein)




## 4) Ekstraksi

**b. Proses pencampuran**


## 1) Penyiapan larutan gelatin 5%



2). Pembuatan larutan amilum (amilum maydis, amilum solani, mailum manihot)



3). Pencampuran amilum-gelatin



4). Penambahan glutaraldehyd (25-225  $\mu$ l)

Campuran gelatin  
+  
amilum



Dimasukkan  
glutaraldehyd ke  
dalam campuran



Dicampur di bawah  
pengadukan magnetik  
secara terus menerus  
pada suhu 100°C




Campuran dibagikan  
ke cawan cup,  
diratakan




Dilakukan pengeringan  
dalam oven, suhu diatur,  
selama 2 × 24 jam

**c. Pengukuran kuantitatif**

## 1) Uji organoleptik



## 2) Pengukuran viskositas



## Lampiran 2. Perhitungan

Tabel 8. Bobot Jenis Terhadap Modifikasi Gelatin Taut Silang

No	Bobot Jenis	Replikasi	Kosong	Labu+Isi	Density
1.	GELATIN 4.5	1	21.4056	46.2152	0.992384
		2	20.0242	44.6993	0.987004
		3	19.4764	44.2308	0.990176
2.	AMILUM MAYDIS	1	21.4065	46.2152	0.992348
		2	20.0342	44.6993	0.986604
		3	19.4764	44.2308	0.990176
3.	AMILUM SOLANI	1	21.4228	46.3712	0.997936
		2	20.032	44.607	0.983
		3	19.4706	44.1635	0.987716
4.	AMILUM SINGKONG	1	21.3975	46.306	0.99634
		2	20.0279	44.7498	0.988876
		3	19.4794	44.1525	0.986924

Tabel 9. Laju Alur Terhadap Modifikasi Gelatin Taut Silang

No	Laju Alur	Replikasi	Laju alur			Rata rata
			1	2	3	
1.	GELATIN 4.5	1	81	82	82	81.66666667
		2	82	82	82	82
		3	82	82	82	82
2.	AMILUM MAYDIS	1	49	49	57	51.66666667
		2	49	49	49	49
		3	49	49	49	49
3.	AMILUM	1	59	55	55	56.33333333

	SOLANI	2	56	55	55	55.33333333
		3	55	56	55	55.33333333
4.	AMILUM	1	56	56	57	56.33333333
	SINGKONG	2	58	58	59	58.33333333
		3	59	59	59	59

Tabel 10. Viskosias

No	Viskositas	Replikasi	Rata-rata Viskositas
1.	GELATIN 4.5	1	8.315185536
		2	8.303862053
		3	8.330548723
2.	AMILUM MAYDIS	1	5.260436748
		2	4.96005295
		3	4.978010822
3.	AMILUM SOLANI	1	5.767870493
		2	5.5806876
		3	5.607461275
4.	AMILUM MANNIHOT	1	5.758645932
		2	5.91842286
		3	5.974245742





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Lampiran 3. Gambar Pengamatan**

Gambar 5. Ditimbang gelatin

Gambar 6. Pengadukan konstan dengan  
*magnetic stirrer*

Gambar 7. Larutan amilum



Gambar 8. Pengenceran glueraldehyd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



Gambar 9. Prosedur uji viskositas modifikasi gelatin-maydis-glutaraldehyd



Gambar 10. Dimasukkan hasil modifikasi gelatin-amilum solani-glutaraldehyd



Gambar 11. Dimasukkan hasil modifikasi gelatin-amilum Manihot - glutaraldehyd



Gambar 12. Disiapkan media pengujian Viskositas menggunakan ostwald



Gambar 13. Dimasukkan hasil modifikasi gelatin-amilum maydis-glutaraldehid



Gambar 14. Pencatatan durasi Pengerjaan menggunakan stopwatch



Gambar 15. hasil modifikasi



Gambar 16. Disiapkan papercup sebagai wadah gelatin modifikasi (yang telah dikeringkan)



Gambar 17. Gelatin hasil modifikasi disimpan dalam oven



Gambar 18 . Proses pengerjaan untuk viskositas dan pencatatan



Gambar 19. Proses Pencampuran gelatin-Amilum



Gambar 20. Proses Pencampuran gelatin-pati (amilum manihot)



Gambar 21. Proses Pencampuran gelatin-pati (amilum maydis)




Gambar 22. Hasil modifikasi gelatin-maydis-glutaraldehyd dikemas sedemikian rupa



Gambar 23 Hasil modifikasi gelatin-solani-glutaraldehyd dikemas sedemikian rupa



Gambar 24 Bahan utama taut silang berupa glutaraldehyde



Gambar 25. Bahan utama penambahan modifikasi dengan 3 jenis amylum

## Lampiran 4. Hasil Penimbangan



Gambar 26. Hasil Penimbangan Gelatin Sisik Ikan Bandeng



Lampiran 5 Hasil Modifikasi Gelatin



Gambar 27. G modif – A maydis glu  
28  $\mu\text{l}$

Gambar 28. G modif-A maydis glu 56  
 $\mu\text{l}$



Gambar 29. G modif-A maydis glu  
112  $\mu\text{l}$

Gambar 30. G modif-A maydis glu  
225  $\mu\text{l}$



Gambar 31. G modif –solani glu 28  $\mu\text{l}$

Gambar 32. G. Modif- solani glu 56  
 $\mu\text{l}$




Gambar 33. G modif-A solani glu 112

 $\mu l$ Gambar 34. G modif solani glu 225  $\mu l$ 

Gambar 35. G modif-Manihot Glu 28

 $\mu l$ 

Gambar 36. G modif manihot glu 56

 $\mu l$ 

Gambar 37. G modif manihot glu 112

 $\mu l$ 

Gambar 38. G modif manihot glu 225

 $\mu l$

## RIWAYAT HIDUP



Mila Febriani yang akrab dengan sapaan Mila atau Caya adalah gadis keturunan bugis. Lahir di Jenepono, 26 September 1997, penulis merupakan salah satu buah hati dari pasangan suami-istri Ir. Burham Burung dan Hj. Muliati S.Pd. Penulis adalah putri sulung dari 6 bersaudara, memiliki 2 adik laki-laki dan 3 adik perempuan.

Penulis pertama kali menginjak dunia pendidikan pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanak (TK) Balang. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Dasar Negeri Pattontongang pada tahun 2003-2009. Setelah 6 tahun melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Tondong Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. dan setelah 3 tahun mengenyam pendidikan di sekolah menengah pertama, penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah atas pada tahun 2012-2015 di SMA Negeri Tondong Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diberi julukan “Kampus Peradaban” dengan memilih jurusan S1 Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di tahun 2015-selesainya skripsi ini. Motto hidup “Berbuat baiklah kepada siapapun tanpa memilih suku dan bahasa”.