 DOI : 10.35311/jmpi.v9i2.425

# Formulasi dan Evaluasi *Dermal Patch* Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingibe zerumbet* L.) Sebagai Antibakteri Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro* dan *In Vivo*

Nurul Muhlisah Maddeppungeng\*, Karlina Amir Tahir, Nislah Cahyani Nurdin, Sri Wahyuni

Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

**Sitasi:** Maddeppungeng, N. M., Tahir, K. A., Nurdin, N. C., & Wahyuni, S. (2023). Formulasi dan Evaluasi *Dermal Patch* Ekstrak Metanol Rimpang Lempuyang Gajah (*Zingibe zerumbet* L.) Sebagai Antibakteri Terhadap Bakteri *Staphylococcus aureus* Secara *In Vitro* dan *In Vivo*. *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia*, 9(2), 621-631. <https://doi.org/10.35311/jmpi.v9i2.425>

Submitted: 31 Oktober 2023

Accepted: 07 Desember 2023

Published: 31 Desember 2023

\*Penulis Korespondensi:

Nurul Muhlisah  
Maddeppungeng

Email:

Nurul.muhlisah@uin-  
alauddin.ac.id

Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## ABSTRAK

Luka atau kerusakan kulit dapat mengakibatkan serangan mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit. *Zingiber zerumbet* L. telah dilaporkan memiliki jumlah zerumbon yang tinggi dan menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Langkah awal dalam pengobatan infeksi luka adalah penutupan luka pada kulit. *Patch* adalah sediaan yang mudah menempel pada bagian kulit yang terinfeksi dan dapat mengantarkan senyawa obat di lapisan kulit dengan pelepasan terkontrol. Telah dilakukan formulasi sediaan *patch* yang mengandung ekstrak *Zingiber zerumbet* L. dengan menggunakan berbagai polimer yang berbeda yaitu HPMC, NaCMC, kitosan, karbopol, dan dilakukan uji karakteristik sediaan *patch* dimana hasilnya menunjukkan sediaan *patch* yang dihasilkan menunjukkan bahwa *patch* memiliki kestabilan fisik yang baik, memiliki nilai keseragaman bobot  $\leq 5\%$ , dan ketebalan *patch*  $\leq 1$  mm, nilai daya tahan lipat yang sangat baik, lebih dari 300 kali lipat, dengan nilai pH permukaan mendekati pH *patch*, dan uji penyerapan kelembapan air yang menunjukkan kemampuan penyerapan air yang tertinggi yaitu NaCMC dan sebaliknya kemampuan penyerapan air yang terendah yaitu kitosan. Kemudian untuk hasil uji *in vitro* dan *in vivo* menunjukkan bahwa *patch* memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*, dimana dari keempat formula tersebut formula HPMC memiliki daya hambat bakteri terkuat dan penyembuhan luka tercepat, hal ini dikarenakan HPMC salah satu polimer hidrofilik yang mampu mengembang lebih baik dibandingkan dengan polimer yang lain sehingga mampu melepas obat dari matriks lebih cepat.

**Kta Kunci:** Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.), *Patch*, Polimer, Antibakteri, Luka Infeksi

## ABSTRACT

Wounds or skin damage can result in attacks by microorganisms which can cause skin infections. *Zingiber zerumbet* L. has been reported to have high amounts of zerumbon and shows antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* bacteria. The first step in treating a wound infection is to close the wound on the skin. Patches are preparations that are easily attached to infected parts of the skin and can deliver drug compounds to the skin layers with controlled release. A patch preparation containing *Zingiber zerumbet* L. extract has been formulated using various different polymers, namely HP. MC, NaCMC, chitosan, carbopol, and a characteristic test of the patch preparation was carried out where the results showed that the resulting patch preparation showed that the patch had good physical stability, had a weight uniformity value of  $\leq 5\%$ , and a patch thickness of  $\leq 1$  mm, a good folding resistance value. very good, more than 300 times, with a surface pH value close to the pH of the patch, and an air moisture absorption test that shows the highest air absorption ability, namely NaCMC and conversely, the lowest air absorption ability, namely chitosan. Then the *in vitro* and *in vivo* test results show that the patch has antibacterial activity against *Staphylococcus aureus* bacteria, where of the four formulas the HPMC formula has the strongest bacterial inhibitory power and the fastest wound healing, this is because HPMC is a hydrophilic polymer that is able to expand better. Compared to other polymers, it is able to remove drugs from the matrix more quickly.

**Keywords:** Lempuyang Gajah (*Zingiber zerumbet* L.), Patch, Polymer, Antibacterial, Wound Infection

## PENDAHULUAN

Kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia, hampir di seluruh tubuh manusia dilapisi oleh kulit. Kulit memiliki fungsi utama untuk melindungi dan menjaga tubuh dari pengaruh luar (Budiarti, 2023). Kulit merupakan bagian tubuh terluar dari manusia, sehingga kulit bisa dengan mudahnya terluka akibat goresan maupun sayatan yang mengakibatkan kerusakan pada kulit. Luka atau kerusakan kulit diartikan sebagai gangguan integritas kulit yang terjadi dari membran mukosa hingga jaringan organ. Rusaknya kulit dapat membuat patogen masuk dan berkembang biak dalam jaringan sehingga dapat mengakibatkan infeksi pada luka. Sebagian besar infeksi luka pada kulit yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan virus (Rahmadsyah, 2021). Salah satu jenis bakteri yang sering dikaitkan dengan infeksi kulit adalah *Staphylococcus aureus* (Hidayah, 2016). Pada dasarnya, *Staphylococcus aureus* adalah bagian dari flora normal yang ada di tubuh manusia, termasuk kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan. Namun, apabila bakteri ini berkembang biak secara berlebihan atau menyebar keluar dari habitat alaminya, dapat menyebabkan terjadinya infeksi (Pani, 2022).

Langkah awal dalam pengobatan infeksi luka pada kulit adalah dengan penutupan luka dan dengan memberikan obat antimikroba secara topikal (Rahman, 2021). Penerapan perawatan secara topikal yang masih menggunakan tangan seperti mengoleskan sediaan salep, krim, dan gel seringkali dapat menimbulkan risiko infeksi pada luka yang terbuka. Selain itu, teknik perawatan luka yang kurang steril juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pasien (Nitiariksa, 2021).

*Patch* merupakan inovasi baru yang lebih mudah untuk digunakan serta dapat meningkatkan kepatuhan dan kenyamanan bagi yang menggunakannya dan dapat membantu menghindari kontaminasi karena penggunaan *patch* yang ditempelkan langsung pada luka. *Patch* adalah sistem

pembawa yang mengandung lapisan *adhesive* dan menghantarkan senyawa obat ke lapisan kulit dengan cara yang terkendali. Selain itu, *patch* juga dapat memperpanjang waktu retensi senyawa obat di kulit. Ini dikarenakan adanya lapisan *adhesive* yang mampu membentuk ikatan kuat dengan kulit, sehingga memastikan pengiriman senyawa obat berjalan secara efisien (Cherukuri S, 2017).

Dermal *patch* adalah metode penghantaran obat yang ditempatkan di atas kulit, bertujuan memberikan efek tertentu melalui pelepasan yang terkontrol. Tujuan penghantaran obat secara dermal adalah meminimalkan penyerapan ke dalam aliran darah dan meningkatkan jumlah obat yang mencapai lapisan kulit yang diinginkan, serta mengurangi efek samping. Secara teraupetik, sistem penghantaran obat melalui plester dermal bisa mencapai dua tujuan, yakni penghantaran superfisial kulit (subkutan dan epidermis) (Yilmaz, 2023).

Pengobatan dengan menggunakan obat tradisional hingga kini lebih diminati oleh masyarakat mudah didapatkan dan juga relatif memiliki efek samping yang sedikit. Lempuyang gajah adalah jenis tumbuhan dari famili Zingiberaceae yang sering dimanfaatkan di Indonesia. Lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) telah dikenal dan dimanfaatkan sejak lama dalam budaya tradisional Indonesia dan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan untuk jamu tradisional (Silalahi, 2018). Lempuyang gajah terutama pada bagian rimpangnya banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, karena memiliki sejumlah manfaat yang didasarkan pada karakteristik biologis dan farmakologisnya. Beberapa senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada rimpang *Zingiber zerumbet* mencakup flavonoid, alkaloid, terpenoid, dan minyak atsiri. Salah satu jenis minyak atsiri yang terkandung dalam tanaman ini adalah zerumbon, yang telah terbukti memiliki aktivitas antimikroba. Tidak hanya itu, zerumbon juga menunjukkan berbagai aktivitas lain seperti anti-inflamasi,

antioksidan, antidiabetes, antikanker, analgesik, dan antivirus (Hanwar, 2019).

Dalam penelitian ini, kami menunjukkan, pemanfaatan dan potensi tanaman tradisional sebagai upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit dimana tanaman lempuyang gajah dibuat dalam sediaan *patch* dengan membandingkan berbagai jenis polimer dan selanjutnya dilakukan uji karakteristik dan studi efikasi antimikroba terhadap *Staphylococcus aureus* dilakukan dalam model *in vitro* dan *in vivo* untuk menghasilkan sediaan *patch* yang memiliki kualitas yang baik.

## METODE PENELITIAN

### Bahan

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah aquades, metanol, rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) (diperoleh dari produsen resmi asal Bandung, Jawa Barat), karbopol, kitosan (diperoleh dari PT. Phy Edumedia), NaCMC, PVP K-90 (diperoleh dari PT. Kimia Market), propilenglikol, HPMC, kalsium klorida anhidrat, magnesium klorida heksahidrat (diperoleh dari PT. Phy Edumedia), natrium nitrit, kalium sulfat, trietanolamin, asam asetat, kelinci (*Oryctogalus cuniculus*), *Tryptic Soy Broth* (TSB), *Tryptic Soy Agar* (TSA), biakan bakteri *Staphylococcus aureus*, alkohol 70%, NaCl 0,9%, H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 1%, BaCl<sub>2</sub> 1 %, antibiotik kloramfenikol, dan *ethyl chloride spray*.

### Ekstraksi

Sebanyak 500 gram serbuk simplisia lempuyang gajah diekstraksi dengan teknik maserasi dengan pelarut metanol sampai terendam selama 3 x 24 jam dengan suhu ruang dan sesekali dilakukan pengadukan. Kemudian saring hasil maserasi. Residu yang didapatkan kemudian dimaserasi dan dilakukan pengulangan hingga warna larutan menjadi bening. Selanjutnya filtrat berupa ekstrak encer dipekatkan menggunakan *vacuum rotary evaporator* pada suhu 40°C dan diperoleh ekstrak pekat.

### Penentuan Kadar Zerumbon dalam Ekstrak

### dengan GC-MS

Disiapkan ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) yang telah diencerkan menggunakan metanol, kemudian akan dianalisis menggunakan GC-MS dengan *THERMO TRACE 1310* gas kromatografi yang dilengkapi dengan *THERMO ISQ 7000* detektor massa. Volume ekstrak 0,1 µl disuntikkan dalam mode splitless. Gas metana digunakan sebagai gas pembawa dengan laju aliran kontinu 1 ml/min. Kolom yang digunakan adalah kolom TG 5MS (30m X 0,25mm, 0,25 µm) kapiler silika kolom. Untuk deteksi ionisasi elektron sistem energi yang digunakan adalah sumber ion temperatur pada suhu 200°C, temperatur injektor dan suhu jalur transfer dipertahankan pada suhu 250°C.

### Persiapan Patch yang Mengandung Ekstrak *Zingiber zerumbet*

*Patch* disiapkan menggunakan PVP K-90 sebagai polimer untuk membentuk film. Selain itu, propilenglikol digunakan sebagai penambah penetrasi dan pemlastis pada *patch*. Polimer yang berbeda juga digunakan, yaitu NaCMC, HPMC, kitosan, dan karbopol. Pertama, PVP K-90 dilarutkan dalam aquadest. Untuk formulasi yang mengandung NaCMC dan HPMC, polimer dicampur langsung dengan PVP K-90 yang telah dilarutkan. Untuk formulasi yang mengandung kitosan, polimer pertama-tama dilarutkan dalam larutan asam asetat 1,5% v/v dan dicampur dengan PVP K-90. Untuk formulasi yang mengandung karbopol, polimer didispersikan dalam air, dinetralkan dengan trietanolamin (1,5 kali konsentrasi karbopol, pH yang diamati adalah 7,05) dan dicampur dengan PVP K-90. Selanjutnya, ekstrak *Zingiber zerumbet* dilarutkan menggunakan propilenglikol kemudian ditambahkan ke dalam setiap formulasi. Campuran kemudian diaduk menggunakan *magnetic stirrer* dengan kecepatan 500 rpm selama 30 menit pada suhu kamar dan campuran akhir dituangkan ke dalam wadah plastik dan dikeringkan pada suhu kamar selama 48 jam.

## Evaluasi Sediaan Patch

### 1. Uji Organoleptik

Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati secara visual tanpa bantuan alat khusus meliputi bau, bentuk, warna, dan kondisi permukaan.

### 2. Evaluasi Keseragaman Kandungan Obat

Keseragaman kandungan zerumbon pada *patch* dilakukan dengan mendispersikan setiap *patch* dalam 10 ml metanol. Dan dianalisis menggunakan GC-MS dengan THERMO TRACE 1310 gas kromatografi yang dilengkapi dengan THERMO ISQ 7000 detektor massa. Volume ekstrak 0,1 µl disuntikkan dalam mode splitless. Gas metana digunakan sebagai gas pembawa dengan laju aliran kontinyu 1 ml/ min. Kolom yang digunakan adalah kolom TG 5MS (30m X 0,25mm, 0,25 µm) kapiler silika kolom. Untuk deteksi ionisasi elektron sistem energi yang digunakan adalah sumber ion temperatur pada suhu 200°C, temperatur injektor dan suhu jalur transfer dipertahankan pada suhu 250°C.

### 3. Evaluasi Keseragaman Berat dan Ketebalan

Keseragaman berat *patch* dilakukan dengan menimbang enam *patch* secara acak dan dihitung bobot rata-ratanya. Untuk keseragaman ketebalan, jangka sorong digunakan untuk menentukan keseragaman ketebalan, jangka sorong ditempatkan di lima titik berbeda pada *patch* dan nilai ketebalan dicatat. Ketebalan rata-rata *patch* dihitung.

### 4. Uji Ketahanan Lipat

Evaluasi ketahanan lipat formulasi *patch* dilakukan dengan melipat *patch* bioadhesif pada posisi yang sama sampai lebih dari 300 lipatan.

### 5. Pengukuran pH Permukaan

*Patch* direndam dalam 10 mL buffer fosfat selama 2 jam dan pH permukaan ditentukan menggunakan pH meter.

### 6. Kemampuan Penyerapan Kelembaban dari Patch

*Patch* ditempatkan dalam desikator yang mengandung kalsium klorida anhidrat selama 24 jam sebelum digunakan. Setelah itu, tiga desikator dengan tiga nilai kelembaban

relatif (RH) yang berbeda disiapkan menggunakan larutan jenuh magnesium klorida, natrium nitrit dan kalium sulfat untuk masing-masing mewakili 33% RH, 65% RH dan 97% RH. *patch* ditempatkan ke dalam setiap desikator dan berat *patch* ditentukan setiap 48 jam selama 14 hari. Dan persentase penyerapan air ditentukan dengan menggunakan perhitungan berikut:

*Persentase penyerapan air* =

$$\frac{\text{Massa Patch Dalam Desikator} - \text{Massa Awal}}{\text{Massa Awal}} \times 100 \%$$

### Aktivitas antibakteri secara *in vitro*

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan menggunakan teknik difusi menggunakan metode cawan sebar (*Spread Plate Method*). Pertama-tama, media TSA dimasukkan ke dalam cawan petri dan dibiarkan hingga mengeras atau menguat. Setelah itu, bakteri disebar secara merata di atas media TSA menggunakan mikropipet 100 mikroliter. Disiapkan *patch* yang mengandung empat formula ekstrak metanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*), salep kloramfenikol sebagai kontrol positif, dan *patch* tanpa ekstrak metanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) sebagai kontrol negatif. Selanjutnya, *patch* tersebut dicetak dengan cetakan berdiameter 6 mm dan ditempatkan di atas media agar. Proses inkubasi dilakukan pada suhu 37°C selama 24 jam di dalam inkubator. Setelah itu, diameter zona hambat terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* diamati dan diukur secara visual menggunakan jangka sorong.

### Aktivitas antibakteri secara *in vivo*

Satu hari sebelum menciptakan luka sayatan, bulu di punggung kelinci dicukur hingga benar-benar halus. Setelah itu, punggung kelinci yang akan dijadikan tempat luka sayatan dibersihkan dengan alkohol 70%. Luka sayatan dengan ukuran 1,5 cm dan kedalaman 2 mm yang menembus lapisan subkutan dibuat pada punggung kelinci menggunakan pisau bedah steril (*surgicale blade*), dengan lima luka untuk setiap kelompok. Sebelumnya, kelinci telah diberi anestesi lokal dengan ethyl. Infeksi pada luka dilakukan dengan menyuntikkan suspensi

bakteri *Staphylococcus aureus* sebanyak 0,1 ml pada setiap lokasi luka sayatan. Kulit kelinci yang terinfeksi bakteri *Staphylococcus aureus* kemudian diperlakukan dengan cara menempelkan sediaan formula *patch* ekstrak metanol dari rimpang lempuyang gajah

(*Zingiber zerumbet L.*), *patch* tanpa ekstrak metanol dari rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet L.*) sebagai kontrol negatif, dan salep kloramfenikol sebagai kontrol positif. Setiap kelompok terdiri dari lima sampel.

Tabel 1. Komposisi *Patch*

No.	Bahan	Formula				Keterangan
		F1 (%)	F2 (%)	F3 (%)	F4 (%)	
1	Sampel ekstrak	5	5	5	5	Zat Aktif
2	PVP K-90	10	10	10	10	Polimer
3	HPMC	2	-	-	-	Polimer
4	NaCMC	-	2	-	-	Polimer
5	Kitosan	-	-	2	-	Polimer
6	Karbopol	-	-	-	0,3	Polimer
7	Propilenglikol	0,5	0,5	0,5	0,5	Plasticizer

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pembuatan sediaan *patch* ditunjukkan untuk melihat formula mana yang dapat menghasilkan sediaan *patch* yang baik dan berkualitas dengan menggunakan ekstrak rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet*) dan polimer yang berbeda-beda. Polimer dapat diibaratkan sebagai jantung dan tulang punggung dari sediaan *patch*, dimana polimer sendiri memiliki peranan yang penting dalam mengendalikan pelepasan obat dari *patch*. Penggunaan kombinasi polimer lebih efektif daripada penggunaan polimer tunggal untuk mencapai obat yang terkontrol. Kombinasi polimer yang tepat dan rasio konstituen yang optimal dapat menghasilkan *patch* dengan sifat fisio-mekanis yang diinginkan, terutama daya tahan lipat, dan kemampuan daya serap air dari *patch* (Saumyajyoti, 2022).

Dalam pembuatan sediaan *patch* digunakan kombinasi polimer, yang dapat dilihat pada (tabel 1). Polivinil pirolidon (PVP) polimer yang larut dalam air, PVP sebagai bahan yang sering digunakan dalam pengembangan formulasi, PVP memiliki sistem penghantaran obat konvensional hingga terkontrol yang luas. PVP juga sering digunakan untuk *patch* karena karakteristik pembentuk film yang melekat. Hidroksipropil metil selulosa (HPMC) merupakan polimer semi-sintetik termasuk dalam kategori

polimer hidrofilik. HPMC memiliki potensi untuk pembentukan film. Natrium karboksimetil selulosa (NaCMC) merupakan polimer yang memiliki sifat mukoadhesif dan memiliki kemampuan dalam pembentukan film dalam sediaan *patch*. Kitosan merupakan salah satu polimer alami kitosan memiliki sifat seperti non sitotoksitas, biokompatibilitas, perilaku non-alergi, dan kemampuan pembentukan film. Karbopol merupakan polimer sintesis dan memiliki kemampuan bioadesif yang baik. Selain dari polimer penambahan propilenglikol juga digunakan sebagai *plasticizer*, penambahan propilenglikol juga penting agar dapat membuat *patch* menjadi lebih elastis (Saumyajyoti, 2022).

Pengamatan organoleptik, uji organoleptik ini dapat dilihat pada (tabel 2). Pada semua formula F1, F2, F3, dan F4 tidak memiliki perbedaan yang berarti, pada semua formula memiliki bau, bentuk, warna, dan khas permukaan yang hampir serupa. Ini menunjukkan bahwa pengamatan dan parameter sediaan *patch* dari empat formula dapat dikatakan memiliki sifat fisik yang baik.


Pengamatan pengukuran keseragaman bobot digunakan untuk menilai sejauh mana bobot dari masing-masing *patch* serupa, sehingga dapat mengevaluasi konsistensi dalam proses formulasi. Proses formulasi yang efektif akan menghasilkan

patch dengan bobot yang relatif seimbang, sehingga dosis obat pada patch dapat dijamin seragam dan pengamatan ketebalan patch memiliki tujuan untuk melihat kesamaan dari masing-masing patch, semakin tipis patch yang dibuat maka penetrasi zat aktif ke dalam kulit tentu akan semakin baik, dimana patch yang tipis akan lebih mudah diterima dalam pemakaiannya (Fuziyanti, 2022). Bobot dan ketebalan patch memiliki hubungan yang signifikan dikarenakan semakin berat patch yang dihasilkan maka akan berpengaruh pada ketebalan patch. Pada penelitian ini untuk pengamatan bobot patch ditimbang enam patch secara acak dan ketebalan patch dilakukan dengan mengukur dari lima titik

yang berbeda dengan menggunakan jangka sorong pada pengamatan keseragaman bobot yang dapat dilihat pada (tabel 3). Hasilnya keseragaman bobot memiliki nilai standar deviasi dari rata-rata berat patch  $\leq 0,05\%$ . Yang berarti berat dan ketebalan patch dapat diterima, dimana syarat dari keseragaman berat patch yaitu memiliki standar deviasi  $\leq 0,05\%$  (Fuziyanti, 2022). Pengamatan ketebalan patch dapat dilihat pada pada (tabel 3). Dimana hasilnya menunjukkan ketebalan patch yang diperoleh memiliki rata-rata  $\leq 1$  mm. Dari hasil ketebalan patch sudah memenuhi syarat yang dimana syarat dari ketebalan patch yaitu  $\leq 1$  mm (Fuziyanti, 2022).

Table 2. Uji Organoleptik

No.	Formula	Bau	Bentuk	Warna	Kondisi Permukaan
1	F1	Khas Lempuyang gajah	Bulat dan elastis	Coklat kekuning-kuningan	Halus
2	F2	Khas Lempuyang gajah	Bulat dan elastis	Coklat kekuning-kuningan	Halus, Sedikit Bergelembung
3	F3	Khas Lempuyang gajah	Bulat dan elastis	Coklat kekuning-kuningan	Halus, Sedikit Bergelembung
4	F4	Khas Lempuyang gajah	Bulat dan elastis	Coklat kekuning-kuningan	Halus



Gambar 1. Sediaan Patch F1(A) F2(B) F3(C) F4(D)

Tabel 3. Hasil Pengamatan Evaluasi (Rata-rata  $\pm$  SD)

Parameter	Formula				Syarat
	F1	F2	F3	F4	
Keseragaman bobot (g)	0,15987 $\pm$ 0,03033	0,14548 $\pm$ 0,00786	0,1592 $\pm$ 0,02274	0,1308 $\pm$ 0,01704	standar deviasi $\leq 0,05\%$ dan tidak memiliki penyimpangan $> 5\%$
Ketebalan (mm)	0,436 $\pm$ 0,04336	0,536 $\pm$ 0,01673	0,56 $\pm$ 0,09381	0,308 $\pm$ 0,01095	$\leq 1$ mm
Ketahanan lipat	$\geq 300$ lipatan	$\geq 300$ lipatan	$\geq 300$ lipatan	$\geq 300$ lipatan	$\geq 300$ kali lipat
pH	6,14	6,11	6,12	6,13	pH 4,5 - 6,5


Pengamatan ketahanan lipat untuk mengetahui fleksibilitas dan elastisitas dari *patch* setelah dilipat dari sudut yang sama, dari keempat formula tersebut memiliki daya lipat yang lebih dari 300 lipatan. Pada uji ketahanan lipat dapat dilihat pada (tabel 3). Menunjukkan bahwa formula F1, F2, F3, dan F4 memenuhi syarat. Dimana syarat dari ketahanan lipat yaitu  $\geq 300$  lipatan (Fuziyanti, 2022). Ketahanan lipat ini dipengaruhi dari penggunaan *plasticizer* yang mampu meningkatkan fleksibilitas formulasi *patch*. Ini mungkin disebabkan oleh pengikatan *plasticizer* ke matriks polimer. Oleh karena itu, *plasticizer* berpotensi meningkatkan volume rongga di antara rantai polimer, sehingga memungkinkan bagian rantai untuk berpindah dengan mudah. Oleh karena itu, peningkatan pergerakan polimer berpotensi meningkatkan fleksibilitas dan elastisitas *patch* (Rahman, 2021).

Pengamatan pengukuran pH, pengukuran pH juga sangat penting dikarenakan pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan iritasi pada selaput lendir kulit. Selain itu, ini juga dapat mempengaruhi tingkat hidrasi polimer di kulit. Dapat dilihat pada (tabel 3). Hasil dari pengamatan pH pada formula F1, F2, F3, dan F4, menunjukkan bahwa nilai pH dari keempat formula tersebut memenuhi syarat dimana nilai pH *patch* yaitu 4 – 6,5. Pada rentang pH 4 – 6,5 merupakan pH yang aman untuk kulit karena tidak mengiritasi kulit (Amalia, 2023).


Pada ekstrak kental rimpang lempuyang gajah yang diperoleh dilakukan identifikasi senyawa zerumbone dengan menggunakan analisis GC-MS, dari hasil identifikasi tersebut tidak didapatkan

senyawa zerumbone di dalam ekstrak kental rimpang lempuyang gajah. Hal ini dikarenakan stabilitas ekstrak mungkin saja tidak baik. Stabilitas ekstrak dapat dipengaruhi oleh suhu, lama penyimpanan, paparan oksigen, dan waktu ekstraksi. Suhu penyimpanan maupun suhu proses pengolahan dapat mempengaruhi degradasi dari senyawa, paparan oksigen juga dapat menyebabkan oksidasi senyawa dalam ekstrak, dan waktu ekstraksi yang terlalu lama dapat menyebabkan ekstrak terhidrolisis. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kondisi penyimpanan dan waktu ekstraksi untuk memastikan kualitas dan stabilitas ekstrak yang optimal (Wayan, 2017). Dari hasil pengamatan kadar zerumbone, maka evaluasi keseragaman kandungan obat tidak dapat dilakukan.

Pengamatan penyerapan kelembapan untuk mengetahui kemampuan *patch* dalam menyerap lembab. Nilai dari kemampuan daya serap yang rendah dapat membuat *patch* menjadi relatif stabil dan terlindung dari kontaminasi mikroba. Kemampuan *patch* untuk menyerap kelembapan merupakan parameter penting karena berpotensi mempengaruhi profil pelepasan dan sifat mekanik. Dapat dilihat pada (gambar 2,3,4). Evaluasi kemampuan penyerapan air dibagi dalam tiga nilai RH yang berbeda yaitu 33%, 65% dan 97%. Dan dilakukan penimbangan setiap 48 jam selama 14 hari untuk melihat daya serap air pada *patch*. HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol merupakan polimer yang bersifat hidrofilik yang artinya senyawa yang dapat berikatan dengan air (Ermawati, 2019).



Gambar 2. RH 33%



Gambar 3. RH 65%



Gambar 4. RH 65%

Pada nilai RH 33%, RH 65% dan nilai RH 97%, diperoleh hasil yang menunjukkan kemampuan penyerapan air yang tertinggi yaitu F2 (NaCMC), Peningkatan penyerapan air pada *patch* terjadi karena polimer NaCMC signifikan dalam meningkatkan kadar penyerapan air pada *patch* dibandingkan dengan HPMC, kitosan, dan karbopol. Ini disebabkan karena sifat NaCMC yang berinteraksi dengan molekul air melalui ikatan hidrogen sehingga air akan teretensi dan menyebabkan NaCMC mampu meningkatkan kadar penyerapan air pada *patch*. Selain itu, NaCMC memiliki sifat yang higroskopis yang artinya dapat menyerap banyak (Ermawati, 2019). Dan sebaliknya kemampuan penyerapan air yang terendah yaitu F3 (kitosan) hal ini mungkin dikarenakan kitosan mempunyai gugus bermuatan positif yaitu gugus amina dan terdapat gugus bermuatan negatif yaitu gugus hidroksil sehingga dapat terjadi ikatan ionik, dengan adanya gugus hidroksil pada kitosan dapat menyebabkan sifat hidrofilik dari kitosan melemah sehingga memiliki penyerapan kelembapan air sedikit lebih rendah dibandingkan dengan formula yang lain (Muharram, 2020). Syarat nilai dari persen daya penyerapan kelembapan yaitu  $\leq 10\%$  (Fuziyanti, 2022). Pada nilai RH 33 % memiliki nilai rata-rata  $\leq$  dari 1 % dan 65 % memiliki nilai rata-rata  $\leq 10\%$ , ini menunjukkan rata-rata nilai persen daya penyerapan kelembapan memenuhi syarat. Sedangkan pada RH 97 % memiliki nilai rata-rata  $\geq 10\%$  yang artinya tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai RH, semakin banyak uap air yang terkandung dalam

udara, dimana kelembapan udara yang normal berada pada kisaran 45% - 65%, jika  $\leq 45\%$  artinya terlalu kering, dan jika  $\geq 65\%$  artinya terlalu lembab (AbdulHalim, 2017). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh rahman dkk pada tahun 2021 dengan menggunakan ekstrak *Zingiber cassumunar* Roxb. Hasil penyerapan kelembapan dari *patch* menunjukkan penyerapan tertinggi yaitu NaCMC dan yang terendah yaitu HPMC. Dan penyerapan kelembapan dilakukan dengan nilai 3 RH yang berbeda yaitu 33%, 65% dan 97% dan hasilnya menunjukkan pada ke tiga RH tersebut memiliki nilai persen penyerapan  $\leq 10\%$  (Rahman, 2021).

Pengamatan terhadap aktivitas antibakteri *patch* terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* secara *in vitro* dengan variasi formula polimer HPMC, NaCMC, kitosan, dan karbopol dapat dilihat pada (gambar 5). Menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus* dengan adanya daerah zona hambat yang terbentuk di sekitar *patch*. Untuk formula 1 dengan polimer HPMC membentuk daerah zona hambat dengan rata-rata sebesar 24,36 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri sangat kuat. Untuk formula 2 dengan polimer NaCMC membentuk daerah zona hambat dengan rata-rata sebesar 16,80 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri kuat. Untuk formula 3 dengan polimer kitosan membentuk daerah zona hambat dengan rata-rata sebesar 14,61 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri kuat. Untuk formula 4 dengan polimer karbopol membentuk daerah zona hambat




dengan rata-rata 22,20 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri sangat kuat. Sedangkan untuk kontrol positif membentuk daerah zona hambat dengan rata - rata 48,50 mm yang masuk dalam kriteria daya hambat bakteri sangat kuat. Kemudian data uji *in vitro*

di analisis menggunakan SPSS uji *one way annova* diperoleh nilai signifikan 0,000 sehingga dapat disimpulkan terdapat perbedaan signifikan tiap formula patch dalam memberikan aktivitas antibakteri.



Gambar 5. Hasil Uji *In Vitro*



Gambar 6. Diagram Hasil pengukuran uji *in vitro*


Pengamatan proses penyembuhan luka terinfeksi oleh bakteri *Staphylococcus aureus* dapat diamati dari pembentukan keropeng (*scab*) hingga penutupan luka untuk setiap kelompok perlakuan. Data rata-rata waktu penyembuhan luka terdokumentasi pada Gambar 7. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari hari ke-1 hingga hari ke-11, terjadi perubahan panjang luka sayatan yang terinfeksi bakteri. Pada hari pertama, luka infeksi pada semua kelompok perlakuan masih dalam keadaan terbuka. Pada hari ketiga, terjadi kemerahan di sekitar tepi luka dan tubuh kelinci terasa sedikit panas. Pada hari ke-4, tepi luka mulai menyempit dengan munculnya keropeng di sekitar tepi luka. Pada hari ke-5 dan 6, luka semakin menyempit dengan terbukanya keropeng. Pada rentang hari ke-7 hingga 11, luka mulai tertutup dan mengalami proses penyembuhan. Pada kelompok perlakuan dengan formula HPMC, luka sudah sembuh

sepenuhnya pada hari ke-7 untuk kelompok 5, kelompok 4 sembuh pada hari ke-8, kelompok 3 sembuh pada hari ke-9, dan kelompok 1 dan 2 sembuh pada hari ke-10. Pada kelompok perlakuan dengan formula NaCMC, kelompok 1, 3, 4, dan 5 sembuh pada hari ke-10, sedangkan kelompok 2 sembuh pada hari ke-11. Pada kelompok perlakuan dengan formula kitosan, kelompok 1, 3, 4, dan 5 sembuh pada hari ke-10, dan kelompok 2 sembuh pada hari ke-11. Pada kelompok perlakuan dengan formula karbopol, sembuh pada hari ke-10. Pada kelompok kontrol negatif, sembuh pada hari ke-11, sementara kelompok kontrol positif rata-rata sembuh pada hari ke-7. Hasil analisis data uji *in vivo* menggunakan SPSS dengan uji *one way ANOVA* menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara setiap formula patch dalam


memberikan aktivitas antibakteri dengan efek penyembuhan luka sayat yang terinfeksi bakteri *Staphylococcus aureus* pada punggung kelinci.

Kandungan ekstrak lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) terhadap penyembuhan luka masih minim sehingga diperlukan studi lanjutan. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wayne Young dan Thong Fong tahun 2017 menunjukkan senyawa sesquiterpen monosiklik yang merupakan senyawa bioaktif dominan pada rimpang *Zingiber zerumbet*. Senyawa yang

terkandung mempunyai kapasitas penyembuhan luka yang kuat berdasarkan pemeriksaan histopatologi dari bagian luka yang sembuh menunjukkan jaringan regenerasi yang lebih besar, fibroblas dan angiogenesis yang lebih banyak. Efek sinergis dari antibakteri dalam lempuyang gajah telah mempercepat penyembuhan luka sehingga lempuyang gajah memiliki potensi penyembuhan luka yang kuat dan mempercepat penyembuhan luka infeksi (Wayne Young & Thing Fong, 2017).



Gambar 7. Grafik Uji rata-rata pengukuran panjang luka infeksi pada kelinci (cm) *In Vivo*



Gambar 8. Hasil Uji *In Vivo*

## KESIMPULAN

Ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) dapat stabil dalam bentuk sediaan *patch* dengan menggunakan berbagai kombinasi polimer. Hasil evaluasi menunjukkan kestabilan fisik yang baik, berat dan ketebalan, daya tahan lipat, pengukuran pH, dan penyerapan kelembapan pada RH 33% dan 65% memenuhi syarat. Sedangkan pada penyerapan kelembapan RH 97% tidak memenuhi syarat. Secara *in vitro* dan *in vivo*, formula *dermal patch* ekstrak metanol rimpang lempuyang gajah (*Zingiber zerumbet* L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri *Staphylococcus aureus*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan formula yang baik yaitu HPMC, dimana

HPMC memiliki kestabilan fisik yang baik serta memiliki daya hambat bakteri terkuat dan memiliki efek penyembuhan luka infeksi tercepat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada prodi farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas terlaksananya penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AbdulHalim, R. B. (2017). A fine-tuned metal-organic framework for autonomous indoor moisture control. *J. Am. Chem. Soc.*, 139(31), 10715-10722.
- Amalia, A. (2023). Sifat Fisikokimia dan Laju

- Difusi Patch Transdermal Dispersi Padat Meloksikam yang Menggunakan Natrium Lauril Sulfat Sebagai Peningkat Penetrasi. *J. Farm. Udayana*.
- Budiarti, & S. (2023). *Seri Panca Indera Kulit*. PT. Bumi Aksara.
- Cherukuri S, B. U. (2017). Formulation and evaluation of transdermal drug delivery of topirama. *Int. J. Pharm.*, 7(1), 10.
- Ermawati, D. P. (2019). pengaruh Kombinasi Polimer Hidroksipropilmetilcelulosa dan Natrium Karboksimetil selulosa terhadap Sifat Fisik Sediaan Matrix-based Patch Ibuprofen. *J. Pharm. Sci. Clin. Res*, 109-119.
- Fuziyanti, N. (2022). Pengaruh Kombinasi Polimer PVP: EC dan HPMC: EC Terhadap Sediaan Transdermal pada Karakteristik Patch yang Baik. *Pharm. J. Indones*, 7(2), 147-152.
- Hanwar, D. E. (2019). Standardisasi Ekstrak Rimpang Lempuyang Gajah (Zingiber zerumbet Smith). *Res. Colloquium*, 9(1).
- Hidayah, N. H. (2016). Uji Efektifitas Ekstrak Sargassum ivitas Staphylococcus aureus sebagai Alternatif Obat Bisul Akibat Ak. *J.Creat.Student*, 1(2), 1438-1444.
- Made, S. (2016). National Symposium of Tropical Skin Infection.
- Muharram, F. I. (2020). Penambahan Kitosan pada Biofoam Berbahan Dasar Pati. *EDUFORTECH*, 2(2), 5(2).
- Nitiariksa, N. &. (2021). Pengembangan dan Evaluasi Formula Sediaan Patch Ekstrak Daun Binahong (Anredera cordifolia (Tenore) Steenis). *Journal of Pharmacopolium*, 4(2).
- Pani, P. R. (2022). Formulasi dan Uji Efektivitas Antibakteri Krim Ekstrak Etanol Daun Ara (Ficus carica L.) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus Penyebab Infeksi Kulit. *Pharmacon*, 11(2), 1438-1444.
- Rahmadsyah, F. &. (2021). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Akibat Infeksi Jamur Menggunakan Teorema Bayes. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 9(1), 4(2), 38-44. doi:https://doi.org/10.35508/jicon.v9i1.3170
- Rahman, L. L. (2021). Bioadhesive dermal patch as promising approach for improved antibacterial activity of bioactive compound of Zingiber cassumunar Roxb in ex vivo Staphylococcus aureus skin infection model. *J. Ilmu dan Teknol Pengiriman Obat*, 63, 102522.
- Saumyajyoti. (2022). Polymers in Matrix Type Transdermal Patch. *Int. J. Pharm. Sci*.
- Silalahi, M. (2018). Botani dan Bioaktivitas Lempuyang (Zingiber zerumbet (L.) Smith.). *J. EduMatSain*, 2(2), 49-62.
- Wayan, N. I. (2017). Kandungan Flavonoid Dan Aktivitas Antioksidan Daun Sirsak ( Annona muricata L ). 18.
- Wayne Young, & Thing Fong. (2017). Healing Potential of Zerumbon Ointment on Experimental Full- Thickness ExcisionCutaneous Wounds in Rat. *Joutnal of Tissue Viability*, 1-16.
- Yilmaz, E. E. (2023). A Sustainable Solution to Skin Diseases:Ecofriendly Transdermal Patches. *Pharmaceutics*, 15(2), 579.