

**PENGARUH KONSENTRASI PATI PREGELATINASI SAGU YANG
DIPAUT SILANG DENGAN FOSFAT TERHADAP
PROFIL DISOLUSI PROPRANOLOL HCl
DALAM SEDIAAN TABLET**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi
Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A MEGAWATY A R
NIM. 701 001 08 038

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 6 Agustus 2012

Penulis,

MEGAWATY

NIM. 70100108038



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi yang disusun dengan judul “Pengaruh Konsentrasi Pati Pregelatinasi Sagu Yang Dipaut Silang Dengan Fosfat Terhadap Profil Disolusi Propranolol HCl dalam Sediaan Tablet” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi Program Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Berkat kesabaran dan kemauan yang keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung atau tidak langsung, baik moril maupun material. Akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ungkapan terima kasih dan bakti sedalam-dalamnya kepada orang tua saya Ayahanda Drs.Hasrul (Almarhum) dan Ibunda Dra.Djarjah (Almarhuma), Ibunda Hj.Indah Kendek,SE. Saudaraku Raodha Tul Jannah, Try Nur Handayani, Nurfadillah Safitri dan Agusolim Prayetno atas semangat dan doa yang diberikan serta segenap keluarga yang memberikan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT,MS selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH.,MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Ibu Fatmawaty Mallappiang, SKM.,M.Kes selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Kepala Laboratorium Terpadu Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan arahnya bagi penulis.
5. Bapak Drs. Wahyudin G, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si.,Apt selaku Ketua Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Ibu Haeria, S.Si.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Farmasi sekaligus sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Isriany Ismail, S.Si,M.Si,Apt selaku Pembimbing pertama, yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Drs.Moh.Idris, M.Pd selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.

10. Bapak ibu dosen serta seluruh staf dalam lingkungan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atas jerih payah selama mendidik di bangku kuliah.
11. Mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2005, 2006, dan 2007, 2008 terkhusus kepada para Laboran yang telah memberikan bantuan selama penelitian baik secara fisik maupun dalam bentuk motivasi. Adik-adik mahasiswa jurusan farmasi angkatan 2009, 2010, dan 2011 yang selalu memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Tablet	5
B. Sediaan Sustained Release	11
C. Disolusi	18
D. Modifikasi pati (<i>cross-linking of starch</i>)	20
E. Propranolol HCl	22
F. Tinjauan Agama	24
BAB III METODE KERJA	28
A. Alat dan Bahan	28
B. Metode Kerja	28
1. Pengolahan dan Pembuatan Matriks Fosforilasi Pregelatinasi Sagu	28
2. Pembuatan Larutan Baku	30
3. Pembuatan Kurva Baku Propranolol HCl Dalam Medium Cairan Lambung Buatan pH 1,2	30

4. Pembuatan Sediaan Propranolol HCl Dalam Matriks Fosforilasi Pregelatinasi Sagu Dengan Metode Kempa Langsung.....	31
5. Evaluasi Sediaan.....	32
6. Uji Pelepasan Tablet.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
<i>A. Hasil Penelitian</i>	<i>37</i>
<i>B. Pembahasan</i>	<i>40</i>
BAB V PENUTUP	48
<i>A. Kesimpulan</i>	<i>48</i>
<i>B. Saran</i>	<i>48</i>
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	79

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
1	Rancangan formula	32
2	Persyaratan bobot rata-rata tablet	35
3	Hasil Uji Daya alir	37
4	Hasil Sudut Diam	37
5	Hasil Uji Bj Nyata.....	37
6	Hasil Uji Bj Mampat	37
7	Hasil Uji Porositas	38
8	Hasil Uji Keseragaman Bobot dan Kekerasan	38
9	Hasil Uji Keseragaman Ukuran	38
10	Hasil Uji Kerapuhan.....	38
11	Hasil Uji penetapan Kadar Propranolol HCl/tablet.....	39
12	Hasil Uji Disolusi.....	39
13	Data Regresi kinetika pelepasan Propranolol HCl dari matriks pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat.....	39
14	Hasil Uji Keseragaman Bobot.....	64
15	Hasil Uji Keseragaman Ukuran	65
16	Hasil Uji Kekerasan Tablet	67
17	Penetapan Kadar Formula I.....	67
18	Penetapan Kadar Formula II	67
19	Penetapan Kadar Formula III.....	67
20	Nilai Serapan Propranolol HCl dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2 pada λ maks 291	68
21	Nilai Serapan Hasil Disolusi tablet Propranolol HCl dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2	69

22	Hasil Disolusi Formula I.....	70
23	Hasil Disolusi Formula II.....	70
24	Hasil Disolusi Formula III	71
25	Replikasi Uji Disolusi	78



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1	Profil kadar obat vs waktu yang menunjukkan perbedaan antara pelepasan terkontrol orde nol (<i>zero orde release</i>), pelepasan orde satu (<i>sustained release</i>) dan pelepasan dari sediaan tablet atau kapsul konvensional (<i>immediate release</i>)14
2	Tahapan Disolusi Tablet19
3	Rumus Struktur Propranolol HCl23
4	Skema Kerja Pembuatan Pati Pregelatinasi Sagu Fosfat.....53
5	Pengenceran Larutan Baku54
6	Skema Kerja Pembuatan Tablet Lepas Lambat Propranolol HCl57
7	Skema Kerja Uji Pelepasan in vitro.....58
8	Kurva Baku Propranolol HCl69
9	Kurva Kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula I (orde nol)....72
10	Kurva Kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula I (Logaritma) 72
11	Kurva Kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula I (Exponensial).....73
12	Kurva Kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula II (orde nol) ..73
13	Kurva Kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula II (Logaritma).....74
14	Kurva Kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula II (Exponensial).....74
15	Kurva kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula III (orde nol) ..75
16	Kurva kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula III (Logaritma).....75

17	Kurva kadar Disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula III (eksponensial).....	76
18	Pati Sagu, Pati Pregelatinasi Sagu, dan Pati Pregelatinasi Sagu Yang Dipaut Silang Dengan Fosfat.....	77
19	Granul Sediaan Lepas Lambat.....	77
20	Tablet Sediaan Lepas Lambat.....	77



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	Pengolahan dan Pembuatan Matriks fosforilasi pregelatinasi sagu.....	52
2	Pengenceran Larutan Baku.....	54
3	Skema Kerja	55
4	Perhitungan.....	59
5	Gambar Kurva Terdisolusi	72



ABSTRAK

Nama Penyusun : Megawaty
NIM : 70100108038
Judul Skripsi : Pengaruh Konsentrasi Pati Pregelatinasi Sagu Yang Dipaut Silang Dengan Fosfat Terhadap Profil Disolusi Propranolol HCl dalam Sediaan Tablet

Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat terhadap profil disolusi Propranolol HCl dalam sediaan tablet. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pengaruh dan konsentrasi pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat yang memiliki profil kinetika Propranolol HCl yang sesuai dengan sediaan sustained release. Pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat merupakan pati pregelatinasi yang dibuat dengan pemanasan pada suhu gelatinasinya, dikeringkan, dan direaksikan dengan Na_2HPO_3 0,30%, ditambahkan NaOH 5N dan dinetralkan dengan HCl 1N. Tablet dibuat dengan metode kempa langsung dengan variasi konsentrasi pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat sebagai matriks yaitu 20% (Formula I), 30% (Formula II), dan 40% (Formula III). Tablet yang dihasilkan diuji stabilitas fisiknya meliputi keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kerapuhan dan kekerasan, penetapan kadar zat aktif dan uji disolusi. Kadar Propranolol HCl dari masing-masing formula berturut-turut adalah 82,068 mg/tablet untuk formula I, 67,494 mg/tablet untuk formula II dan 105,181 mg/tablet untuk formula III.

Hasil uji disolusi menunjukkan pola pelepasan Propranolol HCl Formula I dan Formula III mengikuti orde satu dengan mekanisme pelepasan erosi, sedangkan formula II mengikuti orde nol dengan mekanisme pelepasan difusi.

ABSTRACT

Name : Megawaty
NIM : 70100108038
Title of script : Effect concentration pregelatinized starch of sago cross linked with phosphate for dissolution profile of Propranolol Hydrochloride in tablet dosage formulation

Had been researched about Effect concentration pregelatinized starch of sago cross linked with phosphate for dissolution profile of Propranolol Hydrochloride in tablet dosage formulation. The research is to get effect and concentration pregelatinized starch of sago cross linked with phosphate have kinetic profil of Propranolol HCl is like *sustained release* formulation. Pregelatinized starch of sago cross linked with phosphate is pregelatinized starch produced by heating in its gelatination temperature, dried, and reacted with Na_2HPO_3 0,30%, added NaOH 5N and neutralized with HCl 1N. Tablet were made by direct compression method with variation concentration of pregelatinized starch of sago cross linked with phosphate as matrix were 20% (Formula I), 30% (Formula II), and 40%(Formula III). The produced tablets were tested for physical characteristics such as uniformity of weight and size, tablet hardness and tablet fragility, drug concentration and dissolution test. The result of drug concentration are 82,068 mg/tablet for formula I, 67,494 mg/tablet for formula II, and 105,181 mg/tablet for formula III.

The results of dissolution test showed that the release profile of propranolol HCl is Formula I and Formula III following first orde kinetic with mechanism of release were erosion, and then formula II following zero orde kinetic with mechanism of release were diffusion.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Jantung diibaratkan suatu pompa berganda, yang terdiri dari serambi (*atrium*) dan bilik (*ventriculus*), diantaranya terdapat katup yang dapat menjamin darah mengalir ke seluruh tubuh (Tan, 2007: 585). Sekitar 10% penyebab terjadinya hipertensi adalah akibat penyakit ginjal, penciutan pembuluh darah besar (*aorta*) dan efek overproduksi hormon-hormon tertentu. Resiko hipertensi akan lebih besar bila tidak segera diobati, antara lain dapat menyebabkan kerusakan jantung, otak dan mata (Tan, 2007: 540). Obat hipertensi harus dikonsumsi secara terus-menerus agar mencapai target tekanan darah yang diinginkan. Dilaporkan sekitar 50% pasien diresepkan obat antihipertensi tidak meminumnya sesuai dengan yang direkomendasikan. Suatu penelitian menyatakan bahwa jika pasien yang menghentikan terapi anti hipertensinya maka kemungkinan akan terkena stroke (Anonim, 2006: 70).

Pada zaman sekarang, telah dikembangkan bentuk sediaan lepas lambat untuk mengatasi masalah ketidakdisiplinan penggunaan obat yang berkali-kali sehingga kenyamanan konsumsi obat dan efek samping dapat diperbaiki. Sediaan lepas terkendali dirancang untuk melepaskan bahan obat secara perlahan-lahan supaya pelepasannya lebih lama dan memperpanjang kerja obat, sebaliknya sediaan padat konvensional hanya dirancang untuk melepaskan obat ke dalam tubuh agar diserap secara cepat seluruhnya. Beberapa bentuk sediaan lepas terkendali adalah *controlled release*, *delayed release*, *sustained action*, *prolonged action*, *sustained release*, *prolonged*

release, timed release, slow release, extended action atau *extended release* (Ansel, 2005: 287).

Sediaan *sustained release* dirancang supaya pemakaian satu unit dosis tunggal menyajikan pelepasan sejumlah obat segera setelah pemakaiannya, secara tepat menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan secara berangsur-angsur dan terus-menerus melepaskan sejumlah obat lainnya untuk memelihara konsentrasi terapeutik dalam plasma selama periode waktu yang diperpanjang, biasanya 8 sampai 12 jam (Ansel, 2005: 291).

Adapun ciri-ciri obat yang dapat dijadikan produk *sustained release* ialah obat yang memiliki laju absorpsi dan ekskresi cukup tinggi, obat yang dosisnya relatif kecil, diabsorpsi tidak merata dari saluran cerna, digunakan untuk mengobati keadaan kronik daripada yang akut, dan memiliki waktu paruh yang relatif singkat (Ansel, 2005: 292).

Propranolol HCl merupakan contoh obat yang dapat dijadikan dalam bentuk *sustained release*. Propranolol HCl merupakan beta-blocker pertama yakni obat anti hipertensi yang bekerja dengan cara memperlambat kerja jantung sehingga mengakibatkan pelemahan daya kontriksi dan penurunan frekuensi jantung (Tan, 2007: 552). Propranolol HCl diabsorpsi tidak merata dalam saluran pencernaan, stabil pada pH lambung tetapi tidak stabil pada pH usus. Selain itu, obat ini memiliki waktu paruh eliminasi yang singkat sekitar 3-6 jam. Untuk dosis sediaan *sustained release* relatif rendah sekitar 60-160 mg. Propranolol HCl digunakan dalam pengobatan kronik seperti hipertensi, yang dapat timbul berkali-kali tetapi tidak akut.

Dalam formulasi sediaan *sustained release* diperlukan bahan sebagai matriks untuk mengatur pelepasan obat (zat aktif). Effionora dan Albert telah

mengembangkan modifikasi matriks dengan metode *cross-linking* dari tanaman penghasil pati seperti sagu, beras dan singkong.

Pati yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai eksipien dalam industri farmasi diantaranya pati sagu. Menurut Harsanto, pati sagu mempunyai kadar amilosa yang relatif tinggi yaitu 27%. Pati yang mengandung amilosa tinggi dapat digunakan sebagai bahan baku pati berikatan silang (*cross linked*) yang terbukti dapat digunakan sebagai matriks untuk sediaan lepas terkendali (Anwar, 2006: 38).

Keuntungan dari metode *cross-linking* adalah dapat menghasilkan pati dengan *swelling power* yang kecil untuk memperkuat granul pati dan menjadikan pati lebih tahan terhadap medium asam dan panas sehingga tidak mudah pecah pada saat pemanasan (Raina, 2006: 561). Metode *cross-linking* dilakukan dengan cara menambahkan granul pati dengan reagen *cross-linking* seperti monosodium fosfat (MSP), sodium trimetafosfat (STMP), sodium tripolifosfat (STPP), *epichlorohydrin*, *phosphoryl chloride*, dan glutaraldehida (Mao Gui-Jie, 2006: 5854).

Perbedaan jenis matriks kemungkinan menghasilkan pengaruh yang berbeda, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh fosforilasi pregelatinasi pati sagu sebagai matriks terhadap profil pelepasan tablet *sustained release* Propranolol HCl untuk mendapatkan suatu sediaan lepas lambat yang dapat bertahan dalam lambung selama waktu tertentu sehingga dapat bermanfaat bagi dunia pengobatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti mengarahkan untuk menjawab permasalahan antara lain :

1. Bagaimanakah pengaruh konsentrasi pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat dalam formulasi tablet terhadap profil disolusi Propranolol HCl ?
2. Apakah kinetika pelepasan Propranolol HCl dari tiap formula tablet memenuhi kriteria *sustained release* ?
3. Berapa konsentrasi fosforilasi pregelatinasi sagu yang efektif sebagai matriks dalam sediaan tablet *sustained release* Propranolol HCl ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menentukan pengaruh konsentrasi pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat dalam formulasi tablet terhadap profil disolusi Propranolol HCl.
2. Menentukan formula yang memiliki profil kinetika Propranolol HCl yang sesuai dengan sediaan *sustained release*.
3. Menentukan konsentrasi fosforilasi pregelatinasi pati sagu yang efektif sebagai matriks dalam sediaan tablet *sustained release* Propranolol HCl.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah diperolehnya formula tablet *sustained release* yang mengandung Propranolol HCl yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem penghantaran obat serta untuk meningkatkan bioavailabilitas Propranolol HCl yang rendah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tablet*

Tablet adalah bentuk sediaan padat yang biasanya dibuat dengan penambahan bahan farmasetik yang sesuai. Tablet dapat berbeda-beda dalam ukuran, bentuk, berat, kekerasan, ketebalan, daya hancurnya, dan dalam aspek lainnya tergantung pada cara pemakaian tablet dan metode pembuatannya. Kebanyakan penggunaan tablet secara oral dengan penambahan zat warna dan zat pemberi rasa (Ansel, 2005: 244-245).

Sediaan obat dalam bentuk tablet mempunyai keuntungan dibandingkan sediaan lain, yaitu :

1. Tablet merupakan bentuk sediaan yang utuh dan menawarkan kemampuan terbaik dari semua bentuk sediaan oral untuk ketepatan ukuran serta variabilitas kandungan yang paling rendah.
2. Tablet merupakan bentuk sediaan yang ongkos pembuatannya paling rendah.
3. Bentuk sediaan oral yang paling ringan dan kompak.
4. Tablet paling mudah dan murah untuk dikemas serta dikirim.
5. Tablet bisa dijadikan produk dengan profil pelepasan khusus, seperti pelepasan diusus atau produk lepas lambat.
6. Tablet merupakan bentuk sediaan oral yang paling mudah untuk diproduksi secara besar-besaran.
7. Memiliki sifat pencampuran kimia, mekanik dan stabilitas mikrobiologi yang paling baik (Lachman, 2008: 645).

Secara umum ada 3 metode pembuatan tablet, yaitu metode granulasi basah, metode granulasi kering, dan metode cetak langsung.

1. Metode granulasi basah

Metode ini merupakan metode paling umum digunakan untuk memproduksi tablet. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam metode ini adalah menimbang dan mencampur bahan obat (zat aktif, pengisi, dan penghancur), pembuatan granulasi basah (membuat cairan pengikat), pengayakan adonan menjadi granul, pengeringan, pengayakan kering, pencampuran bahan pelincir dan pelicin kemudian dicetak menjadi tablet.

2. Metode granulasi kering

Pada metode granulasi kering, granul dibentuk oleh pelembapan atau penambahan bahan pengikat kedalam campuran serbuk obat tetapi dengan cara memadatkan massa yang jumlahnya besar dari campuran serbuk, setelah itu diayak menjadi granul, kemudian di cetak menjadi tablet.

Apabila menggunakan metode ini, baik bahan aktif maupun pengisi harus memiliki sifat kohesif supaya massa yang jumlahnya besar dapat dibentuk. Metode ini khususnya untuk bahan-bahan yang tidak dapat diolah dengan metode granulasi basah, karena kepekaannya terhadap uap air atau karena untuk mengeringkannya diperlukan temperatur yang tinggi.

Granulasi kering pada umumnya memungkinkan penghancuran tablet yang lebih cepat, tetapi gaya kempa selama pembuatan tablet jangan terlalu besar agar dapat dihindari

pembentukan daerah-daerah yang sangat padat dan sukar dikunyah (Aiache dan Hermann, 1993: 299).

3. Metode cetak langsung

Merupakan metode yang paling mudah dalam pencetakan tablet karena langkah-langkahnya hanya terdiri dari pencampuran bahan obat kemudian pencetakan tablet. Syarat-syarat bahan obat dapat dicetak langsung adalah memiliki sifat mudah mengalir dan sifat kohesifnya memungkinkan untuk dicetak langsung tanpa granulasi basah ataupun granulasi kering (Ansel, 2005: 261-272).

Bahan pembantu dalam pembuatan tablet oral berdasarkan fungsinya terbagi atas pengisi, pengikat, penghancur, pelicin dan pelincir.

1. Bahan Pengisi

Bahan pengisi ditambahkan jika perlu kedalam formulasi supaya membentuk ukuran tablet yang diinginkan (Ansel, 2005: 246-247). Laktosa merupakan bahan pengisi yang paling banyak digunakan karena tidak bereaksi dengan hampir semua bahan obat, baik dalam bentuk hidrat maupun anhidrat. Bila menggunakan proses granulasi basah, harus digunakan laktosa hidrat (Lachman, 2008: 699).

2. Bahan Pengikat

Zat ini ditambahkan dalam bentuk kering atau cairan selama granulasi basah untuk membentuk granul atau menaikkan kekompakan kohesi bagi tablet yang dicetak langsung. Contoh bahan pengikat adalah akasia, tragakan, gelatin, kanji dan polimer-polimer alam yang telah dimodifikasi seperti alginat, derivat selulosa, seperti CMC dan PVP (Voigt, 1984: 359).

3. Bahan Pelicin

Bahan pelicin berfungsi memudahkan mendorong tablet keatas keluar cetakan melalui pengurangan gesekan antar dinding dalam ruang cetak dengan permukaan sisi tablet. Bahan pemisah bentuk (anti adherent) berfungsi mengurangi lekatnya massa tablet pada dinding ruang cetak dan permukaan punch (Voigt, 1984: 359).

4. Bahan Pelincir

Bahan pelincir berfungsi meningkatkan aliran bahan memasuki cetakan tablet dan mencegah melekatnya bahan ini pada punch dan die serta membuat tablet menjadi bagus (Ansel, 2005: 247).

5. Bahan Penghancur

Bahan penghancur berperan dalam penembusan air ke dalam tablet, air memasuki partikel dan granul-granul penyusun tablet dengan mekanisme pengendoran ikatan kohesi. Menurut Delonca, bahan penghancur dibedakan menjadi :

- a. Bahan yang mengembang bila kontak dengan air namun tidak melarut. Bahan tersebut menarik air dari granul yang satu ke butir lainnya.
- b. Bahan yang cepat melarut dalam air, mengembang dan membentuk gel. Kekentalan yang ditimbulkan akan menghambat penembusan air ke dalam tablet dan selanjutnya menghambat penghancuran. Terbentuknya suatu lapisan kental yang tebal menyebabkan pelintasan zat aktif secara perlahan dan dengan cara difusi atau dengan melarutnya zat aktif tersebut.
- c. Delonca dan acquier dalam penelitian terpisah memastikan bahwa amilum mempunyai sifat yang berbeda dengan bahan penghancur

lainnya. Amilum tidak larut dalam air tapi bersifat hidrofил, dan pada sebagian penggunaannya merupakan bahan penghancur yang baik (Aiache dan Hermann, 1993: 302-303).

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tablet, diantaranya :

a. Bobot tablet

Jumlah bahan yang diisikan dalam cetakan tablet menentukan bobot tablet yang dihasilkan. Volume bahan yang dimasukkan dalam cetakan harus disesuaikan dengan beberapa tablet yang telah lebih dahulu dicetak supaya tercapai bobot tablet yang diharapkan. Penyesuaian diperlukan, karena formula tablet tergantung pada bobot tablet yang akan dibuat. Sebagai contoh, jika tablet mengandung 20 mg bahan obat dan akan diproduksi 10.000 tablet, maka diperlukan 200 gram dari bahan obat tersebut dalam formula. Setelah penambahan bahan tambahan seperti pengisi, penghancur, pelicin dan pengikat, formulanya akan meningkat menjadi 2000 gram, ini berarti tiap tablet bobotnya menjadi 200 mg dengan bahan obat yang terkandung 20 mg. Jadi obat yang diisikan dalam cetakan harus disesuaikan supaya mengandung volume granul yang bobotnya 200 mg. Pengawasan mutu harus diperhatikan selama proses produksi dan pemeriksaan bobot tablet harus dilakukan secara periodik karena biaya yang dihabiskan untuk produksi tablet akan sangat besar apabila pada akhir produksi ternyata dihasilkan tablet yang tidak memenuhi persyaratan (Ansel, 2005: 252).

b. Ketebalan tablet

Volume bahan yang diisikan dalam cetakan, garis tengah cetakan dan besarnya tekanan yang dipakai punch untuk menekan bahan mempengaruhi ketebalan tablet yang dihasilkan. Untuk mendapatkan tablet yang seragam tebalnya, harus dilakukan pengawasan supaya volume bahan yang diisikan dan tekanan yang diberikan tetap sama. Tablet dari produksi yang sama dengan ukuran yang bervariasi tidak saja akan membingungkan pasien, tapi juga akan menimbulkan masalah dalam pengemasannya. Tablet diukur dengan menggunakan jangka sorong selama proses produksi. Perbedaan ketebalan tablet pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh ukuran cetakan dan volume bahan yang dapat dimasukkan dalam cetakan, karena tekanan yang diberikan pada tablet lebih berpengaruh terhadap kekerasan tablet daripada ketebalan tablet (Ansel, 2005: 254).

c. Kekerasan tablet

Seringkali tablet kempa menggunakan tekanan lebih kecil dari 3.000 dan lebih besar dari 40.000 pound dalam produksinya. Umumnya semakin besar tekanan semakin keras tablet yang dihasilkan, walaupun sifat dari granul juga menentukan kekerasan tablet. Tablet-tablet tertentu seperti lozenges untuk diisap dan tablet bukal untuk disisipkan di pipi yang dimaksudkan untuk larut perlahan-lahan, dengan sengaja dibuat keras. Pada umumnya tablet harus cukup keras agar tidak pecah saat dikemas maupun pada saat pendistribusiannya, tapi juga tablet ini harus cukup lunak untuk melarut dan akan hancur dengan sempurna ketika digunakan atau dapat dipatahkan diantara jari-jari bila memang tablet ini perlu dibagi untuk pemakaiannya. Sejumlah tester pengukur

kekerasan tablet dipakai untuk mengukur tingkat kekuatan tablet. Dalam bidang industri, kekuatan tekanan minimum yang sesuai untuk tablet adalah sebesar 4 kg (Ansel, 2005: 255).

d. Daya hancur tablet

Supaya komponen obat sepenuhnya tersedia untuk diabsorpsi dalam saluran pencernaan, maka tablet harus hancur dan melepaskan obatnya ke dalam cairan tubuh untuk dilarutkan. Daya hancur tablet juga penting untuk tablet yang mengandung bahan obat seperti antasida dan antidiare yang tidak dimaksudkan untuk diabsorpsi tetapi lebih banyak bekerja setempat dalam saluran cerna. Dalam hal ini daya hancur tablet memungkinkan partikel obat menjadi lebih luas untuk bekerja secara lokal dalam tubuh.

Semua tablet dalam USP harus melalui pengujian daya hancur secara resmi yang dilaksanakan *in vitro* dengan alat uji khusus. Secara singkat alat ini terdiri dari rak keranjang yang dipasang berisi 6 pipa gelas yang ujungnya terbuka, diikat secara vertikal keatas dengan latar belakang dari kawat stainless steel yang berupa ayakan dengan ukuran mesh no.10. Selama waktu pengujian, tablet diletakkan pada pipa terbuka dalam keranjang tadi, dengan memakai alat mesin, keranjang ini diturun naikkan dalam cairan pencelup dengan frekuensi 29-32 kali turun-naik per menit, layar kawat dipertahankan selalu berada di bawah permukaan cairan (Ansel, 2005: 256-258).

B. Sediaan Sustained Release

Bentuk sediaan *sustained release* dirancang supaya pemakaian satu unit dosis tunggal menyajikan pelepasan sejumlah obat segera setelah

pemakaiannya, secara tepat menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan secara berangsur-angsur dan terus-menerus melepaskan sejumlah obat lainnya untuk memelihara tingkat pengaruhnya selama periode waktu yang diperpanjang, biasanya 8-12 jam. Keunggulan bentuk sediaan ini menghasilkan kadar obat dalam darah yang merata tanpa perlu mengulangi pemberian unit dosis (Ansel, 2005: 291).

Sediaan lepas lambat (*sustained release*) memiliki keuntungan dari pada bentuk sediaan konvensional, yaitu : (Ansel, 2005: 287; Lachman, 2008: 894)

- a. Aktivitas obat diperpanjang di siang dan malam hari
- b. Mampu untuk mengurangi terjadinya efek samping
- c. Mengurangi frekuensi pemberian obat
- d. Meningkatkan kepatuhan pasien
- e. Mampu membuat lebih rendah biaya harian bagi pasien karena lebih sedikit satuan dosis yang harus digunakan
- f. Meningkatkan kepercayaan terapi karena kadar obat dalam darah merata.

Selain keuntungan, sediaan lepas lambat (*sustained release*) juga memiliki kelemahan yaitu : (Lachman, 2008: 895)

- a. Pemberian obat dengan pelepasan berkesinambungan tidak memungkinkan pencapaian efek terapi yang cepat.
- b. Dokter kurang mempunyai fleksibilitas dalam menyesuaikan pemberian dosis, hal ini dapat diperbaiki dengan desain bentuk pemberian dosis.
- c. Bentuk pelepasan terkendali dirancang berdasarkan waktu paruh biologis obat rata-rata, akibatnya penyakit yang mengubah disposisi obat tidak dapat diatasi.

- d. Faktor-faktor ekonomi juga harus diperhitungkan, karena proses dan peralatan yang lebih mahal dalam pembuatan kebanyakan bentuk-bentuk pelepasan berkesinambungan.

Pelepasan obat dari suatu sediaan lebih mudah diramalkan dengan mengetahui sistem pelepasan obat. Ada 3 macam sistem pelepasan obat yang umum yaitu pelepasan orde nol, orde satu dan orde Higuchi (Martin dkk, 1993: 924-925).

1. Sistem pelepasan Orde Nol

Pada sistem orde nol terjadi pelepasan obat dengan kecepatan konstan. Kecepatan pelepasan tidak bergantung pada konsentrasi. Sistem pelepasan ini merupakan sistem pelepasan yang ideal untuk sediaan *sustained release*.


2. Sistem pelepasan Orde Satu.

Kecepatan pelepasan pada sistem ini bergantung pada konsentrasi. Kecepatan pada waktu tertentu sebanding dengan konsentrasi obat yang tersisa dalam sediaan pada saat itu.

3. Sistem Pelepasan Higuchi

Kinetika pelepasan ini diselidiki oleh T.Higuchi sehingga disebut juga pelepasan Higuchi. Laju pelepasan obat dari matriks yang tidak larut umumnya akan mengikuti sistem pelepasan Higuchi. Higuchi menegaskan laju pelepasan obat dari matriks yang tidak larut ini terutama dipengaruhi oleh porositas dan kerumitan (turtuositas) matriks. Porositas menggambarkan pori-pori atau saluran yang dapat dipenetrasi oleh cairan disekitarnya sedangkan turtuositas memperhitungkan peningkatan sepanjang jalan difusi karena

berkeloknya pori-pori. Turtuositas cenderung mengurangi jumlah obat yang terlepas pada interval waktu yang diberikan.



Gambar 1. Profil kadar obat vs waktu yang menunjukkan perbedaan antara pelepasan terkontrol orde nol (*zero-order release*), pelepasan lambat orde satu (*sustained release*) dan pelepasan dari sediaan tablet atau kapsul konvensional (*immediate release*) (Martin dkk, 1993: 924-925).

Menurut Jantsen dan Robinson dalam skripsi Anggraine bahwa tablet konvensional atau kapsul hanya memberikan kadar puncak tunggal dan sementara (*transient*). Efek farmakologi kelihatan sepanjang jumlah obat dalam interval terapeutik. Masalah muncul ketika konsentrasi puncak dibawah atau diatas interval terapeutik, khususnya untuk obat dengan jendela terapeutik sempit. Pelepasan orde satu yang lambat yang dihasilkan oleh sediaan lepas lambat dicapai dengan memperlambat pelepasan dari bentuk sediaan obat. Pada beberapa kasus, hal ini dapat diperoleh melalui proses pelepasan yang kontinyu.

Menurut Sulaiman dalam skripsi Kusumawati, Sifat-sifat fisikokimia dan biologis akan sangat mempengaruhi sifat fisikokimia

tablet yang dihasilkan. Ada beberapa sifat fisikokimia yang berpengaruh pada sediaan lepas lambat adalah :

a. Dosis

Produk peroral lebih dari 500 mg sangat sulit untuk dijadikan sediaan lepas lambat sebab pada dosis yang besar akan dihasilkan volume sediaan yang terlalu besar yang tidak bisa diterima sebagai produk oral.

b. Kelarutan

Obat dengan kelarutan dalam air yang terlalu rendah atau terlalu tinggi tidak cocok untuk sediaan lepas lambat. Batas terendah untuk kelarutan pada sediaan lepas lambat adalah 0,1 mg/ml.

c. Koefisien partisi

Obat yang mudah larut dalam air kemungkinan tidak mampu menembus membran biologis sehingga obat tidak sampai ke tempat aksi. Sebaliknya obat yang sangat lipofil akan terikat pada jaringan lemak sehingga obat tidak mencapai sasaran.

d. Stabilitas obat

Bahan aktif yang tidak stabil terhadap lingkungan yang bervariasi di sepanjang saluran cerna tidak dapat diformulasi menjadi sediaan lepas lambat.

e. Ukuran partikel

Molekul obat yang besar menunjukkan koefisien difusi yang kecil dan kemungkinan sulit dibuat sediaan lepas lambat.

Ada beberapa sifat biologis yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan lepas lambat antara lain :

a. Absorpsi

Obat yang lambat absorpsinya sulit untuk dibuat sediaan lepas lambat. Batas terendah harga konstanta kecepatan absorpsi untuk sediaan oral adalah sekitar 0,25/jam.

b. Volume distribusi

Volume distribusi obat yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kecepatan eliminasinya sehingga obat tersebut tidak cocok untuk dibuat sediaan lepas lambat.

c. Indeks terapeutik

Indeks terapeutik obat yang kecil memerlukan kontrol yang teliti terhadap kadar obat yang dilepaskan obat dalam darah, karena itu sediaan lepas lambat dapat berperan dalam mengontrol pelepasan obat agar tetap dalam indeks terapeutiknya.

d. Durasi

Obat dengan waktu paruh yang panjang dan dosis yang besar tidak cocok untuk dijadikan sediaan lepas lambat. Waktu paruh yang panjang dengan sendirinya akan mempertahankan kadar obat pada indeks terapeutiknya sehingga tidak perlu dibuat sediaan lepas lambat.

Kebanyakan produk-produk pelepasan berkesinambungan peroral telah diformulasi sebagai kapsul atau tablet. Ada beberapa macam pembuatan sediaan lepas lambat, antara lain : (Ansel, 2005: 293-295)

a. Pengisian obat ke dalam matriks yang terkikis perlahan-lahan, yaitu:

- 1) Bahan yang tidak larut, dirancang utuh dan tidak pecah dalam saluran pencernaan seperti polietilen dan etilselulosa.
- 2) Bahan tidak larut dalam air tetapi dapat terkikis oleh medium seperti lilin, lemak, dan sejenisnya.

- 3) Bahan tidak dapat dicerna dan dapat membentuk gel didalam saluran cerna antara lain natrium alginat, natrium karboksil metil selulosa, dan metilselulosa.
- b. Mikroenkapsulasi adalah suatu proses dari bahan padat, cairan bahkan gas yang dapat dibuat kapsul dengan ukuran partikel kecil dibentuk dinding tipis disekitar bahan yang akan dijadikan kapsul.
- c. Pembentukan kompleks. Bahan obat tertentu jika dikombinasi secara kimia dengan zat kimia tertentu akan membentuk senyawa kompleks, yang dapat larut dalam cairan tubuh secara perlahan-lahan tergantung pH sekitarnya.

Menurut collett dan moreton dalam skripsi Anggraini, sediaan lepas lambat (*modified-release*) dapat diformulasi dalam beberapa sistem yaitu :

- a. Sistem monolitik atau matriks

Dalam sistem ini dapat diklasifikasikan dalam 2 kelompok, yaitu:

- 1) Matriks koloid hidrofilik, partikel obat didispersikan dalam suatu matriks yang larut (*soluble matrix*) dan obat dilepaskan ketika matriks terlarut atau mengembang.
- 2) Matriks lipid atau polimer tidak larut, partikel obat didispersikan dalam suatu matriks yang tidak larut (*insoluble matrix*) dan obat dilepaskan ketika pelarut masuk ke dalam matriks dan melarutkan partikel obat. Pelepasan obat tergantung kemampuan medium air untuk melarutkan *channeling agent* sehingga membentuk matriks yang porous dan berkelok-kelok. Partikel obat terlarut dalam medium air, dan mengisi porous yang dibentuk *channeling agent*, berdifusi keluar dari matriks.

b. Sistem terkontrol membran atau *reservoir*

Dalam sistem ini membran berfungsi sebagai pengontrol kecepatan pelepasan obat dari bentuk sediaan. Agar obat dapat berdifusi keluar maka membran harus bersifat *permeable* terhadap obat misalnya dengan hidrasi air di saluran gastrointestinal, atau obat yang terlarut dalam komponen membran seperti plastizer. Tidak seperti sistem matriks hidrofil, polimer membran tidak bersifat mengembang dan tidak mengalami erosi.

c. Sistem pompa osmotik (*osmotic pump*)

Pelepasan obat dari sistem pompa osmotik dikontrol oleh suatu membran yang mempunyai satu lubang (*hole*). Obat dimasukkan dalam suatu tablet yang bersifat larut air dan dapat melarutkan obat ketika kontak dengan air. Tablet disalut dengan suatu membran semipermeabel (dapat dilewati oleh air yang masuk ke dalam tablet dan melarutkannya). Ketika tablet terlarut maka timbul tekanan hidrostatik dan menekan larutan obat keluar melewati lubang membran.


Pada umumnya obat-obat yang paling cocok digunakan untuk menjadi produk *sustained release* adalah obat yang memiliki laju absorpsi dan ekskresi sedikit tinggi, obat yang dosinya relatif kecil, obat yang tidak merata diabsorpsi dari saluran cerna dan obat yang digunakan untuk mengobati keadaan kronik daripada yang akut seperti pengobatan hipertensi menggunakan Propranolol HCl (Ansel, 2005: 292).

C. *Disolusi*

Pelarutan merupakan proses dimana suatu bahan kimia atau obat menjadi terlarut dalam suatu pelarut. Dalam sistem biologi pelarutan obat

dalam media “*aqueous*” merupakan suatu bagian penting sebelum kondisi sistemik. Laju pelarutan obat dengan kelarutan dalam air sangat kecil dari bentuk sediaan padat yang utuh atau terdisintegrasikan dalam saluran cerna sering mengendalikan laju absorpsi sistemik obat (Shargel dkk, 2005: 96).

Bila suatu tablet atau sediaan obat lainnya dimasukkan ke dalam saluran cerna (saluran gastrointestinal), obat tersebut akan mulai larut. Bila tablet tersebut dilapisi oleh polimer/matriks, maka matriks akan mengalami disintegrasi menjadi granul-granul, dan granul ini mengalami pemecahan menjadi partikel yang halus. Disintegrasi, deagregasi dan disolusi bisa berlangsung secara serentak dengan melekasnya suatu dari bentuk sediaan. Tahapan-tahapan ini dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2. Tahapan disolusi tablet (Martin, 1993: 845).

Propranolol HCl mengalami metabolisme tingkat pertama dan sangat mudah larut dalam lemak. Setelah 48 jam, sekitar 10% dari dosis diekresikan melalui urin dan memiliki bioavailabilitas sekitar 10-50% (Moffat, 2005).

Pengujian disolusi untuk sediaan *sustained release* Propranolol HCl dalam waktu 24 jam adalah pada jam ke-1,5 sekitar kurang lebih 30% obat terdisolusi, pada jam ke-4 antara 35-60% obat terdisolusi, pada jam ke-8 antara 55-80% obat terdisolusi, pada jam ke-14 antara 70-95% obat terdisolusi dan pada jam ke-24 antara 81-110% obat terdisolusi.

Sedangkan pengujian disolusi Propranolol HCl dalam waktu 12 jam adalah pada jam ke-1 sekitar kurang lebih dari 20% obat terdisolusi, pada jam ke-3 antara 20-45% obat terdisolusi, pada jam ke-6 antara 45-60% obat terdisolusi dan pada jam ke-12 tidak kurang dari 80% (Abernethy, 2007).

D. Modifikasi pati (*cross-linking of starch*)

Pati merupakan sumber utama karbohidrat dalam pangan. Pati merupakan cadangan makanan yang terdapat di dalam biji-bijian atau umbi-umbian. Pati atau karbohidrat secara umum merupakan bahan organik pertama yang diproduksi dari udara dan air dari dalam tanah pada suatu proses fotosintesis dengan menggunakan energi radiasi sinar matahari.

Pati merupakan bahan penolong yang sering digunakan pada pembuatan tablet sebagai pengisi, pengikat, penghancur dan pelincir tetapi penggunaannya terbatas pada pembuatan tablet secara granulasi. Untuk metode cetak langsung diperlukan bahan penolong yang memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik, contohnya Avicel® (Shangraw, 1989: 195).

Hasil penelitian terdahulu dari Lizzaba dan Rustiana pada tahun 1999 menunjukkan bahwa tablet yang mengandung pati tersebut ada yang

memiliki waktu hancur sangat lama karena pati tersebut di dalam air akan menyerap air dan membentuk gel (Zobel, 1995: 49). Dengan demikian pati terpregelatinasi diperkirakan dapat digunakan sebagai matriks hidrofilik dalam sediaan lepas terkontrol. Bentuk sediaan ini lebih disukai karena memberikan keuntungan-keuntungan antara lain mengurangi frekuensi pemberian obat (Voight, 1994: 200).

Sagu adalah tepung yang diperoleh dari batang pohon sagu atau rumbia (*Metroxylon sago*). Pohon sagu pada umumnya banyak dijumpai di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik serta ditanam secara luas di berbagai negara seperti Malaysia, Indonesia, Papua Nugini, dan daerah tropis Amerika. Sagu merupakan makanan pokok bagi masyarakat di Maluku dan Papua yang tinggal di daerah pesisir. Sagu biasa dimakan dalam bentuk papeda (semacam bubur). Sagu sendiri dijual sebagai tepung curah maupun yang dipadatkan dan dikemas dengan daun pisang. Selain itu, saat ini sagu juga diolah menjadi mie.

Pati merupakan polisakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa anhidrat. Unit glukosa yang satu dengan yang lain dihubungkan melalui ikatan 1,4- α -D-glukosidik. Pati dapat diperoleh dari berbagai macam tanaman seperti kentang, jagung, beras, dan sagu karena pada dasarnya pati merupakan karbohidrat yang disimpan oleh tanaman sebagai sumber cadangan energi. Komposisi utama pati adalah amilosa dan amilopektin, dimana masing-masing memiliki sifat-sifat alami yang berbeda (Swinkels, 1985).

Modifikasi pati secara kimia dapat dilakukan dengan cara esterifikasi, *cross-linking*, dekomposisi asam, hidrolisa dengan menggunakan enzim dan oksidasi.

Cross-linking merupakan metode lain yang dapat digunakan untuk memodifikasi pati selain asetilasi. Prinsip dari metode ini hampir sama dengan metode asetilasi yaitu sama-sama mengganti gugus OH⁻ dengan gugus fungsi yang lain. Pada metode asetilasi, gugus OH⁻ diganti dengan gugus asetil, sedangkan pada metode *cross-linking* gugus OH⁻ diganti dengan gugus eter, gugus ester, atau gugus fosfat.

Keuntungan dari penggunaan metode *cross-linking* adalah dapat menghasilkan pati dengan *swelling power* yang kecil dimana hal ini akan memperkuat granula pati dan menjadikan pati lebih tahan terhadap medium asam dan panas sehingga tidak mudah pecah pada saat pemanasan. Selain itu, metode *cross-linking* dapat meningkatkan tekstur, viskositas, *paste clarity*, *gel strength*, dan *adhesiveness* pati. Disisi lain, metode ini memiliki kekurangan yaitu menjadikan *solubility*, *sediment volume*, *gel elasticity*, dan *freeze-thaw stability* pati menurun (Raina, 2006: 561-570).

Metode *cross-linking* dilakukan dengan cara menambahkan granula pati dengan reagen *cross-linking*. Contoh reagen *cross-linking* yaitu monosodium fosfat (MSP), sodium trimetafosfat (STMP), sodium tripolifosfat (STPP), *epichlorohydrin*, *phosphoryl chloride*, dan glutaral dehid (Mao Gui-Jie, 2006: 5854-5860).


E. Propranolol HCl

β-bloker digunakan sebagai obat tahap pertama pada hipertensi ringan sampai sedang terutama pada pasien dengan penyakit jantung koroner, pasien dengan aritmia supraventrikel dan ventrikel tanpa kelainan konduksi, pada pasien muda dengan sirkulasi hiperdinamik, dan pada

pasien yang memerlukan antidepresan trisiklik atau antipsikotik (karena efek antihipertensi β -bloker tidak dihambat oleh obat-obat tersebut (Gunawan, 2007: 346).

Propranolol HCl merupakan senyawa pemblok reseptor beta non-selektif dalam pengobatan hipertensi, angina, aritmia, takikardi ansietas, tirotoksikosis, profilaksis setelah infark miokard, profilaksis migrant dan tremor essensial (Sukandar, 2008: 424).

Propranolol HCl merupakan Beta-blocker pertama yang memiliki efek lokal-anestetik kuat yang memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 3-6 jam.



Gambar 3. Rumus Struktur Propranolol HCl (Sean C, 2009: 1380-1381).

Propranolol HCl mempunyai pemerian putih atau hampir putih, serbuk kristal, larut dalam air dan dalam alkohol, sedikit larut dalam kloroform, praktis tidak larut dalam eter. Rumus molekul $C_{16}H_{21}NO_2$ HCl dan berat molekul 295,8. Dalam bentuk larutan sangat stabil pada pH 3 dan akan dengan cepat rusak pada suasana alkali. Pada pengobatan hipertensi diberikan dosis awal Propranolol HCl 40 sampai 80 mg sebanyak 2 kali sehari yang ditingkatkan jika perlu, biasanya pada batas 160 sampai 320 mg perhari. Beberapa pasien mungkin membutuhkan peningkatan sampai 640 mg perhari. Propranolol HCl diabsorpsi secara sempurna pada saluran cerna akan tetapi bioavailabilitasnya yang rendah dan merupakan obat yang mengalami metabolisme lintas pertama dihati. Kadar puncak dalam plasma tercapai pada 1 sampai 2 jam setelah

pemberian. Propranolol HCl 90% terikat dalam protein plasma. Propranolol HCl tidak cocok pada perawatan keadaan darurat dan tidak dianjurkan diberikan secara intravena pada hipertensi (Sean C, 2009: 1380-1381).

F. Tinjauan Agama

Islam memiliki perbedaan yang nyata dengan agama-agama lain di muka bumi. Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sang Khalik-Nya dan alam surga, namun Islam memiliki aturan dan tuntunan yang bersifat komprehensif, harmonis, jelas, dan logis. Salah satu kelebihan Islam adalah perihal perspektif Islam dalam mengajarkan kesehatan bagi individu maupun masyarakat (Khoirulloh, 2009: 1-2).

Ada beberapa cara dalam menjaga kesehatan diri kita salah satunya adalah dengan menjaga kondisi tubuh atau dengan meminum obat. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di muka bumi ini yang harus dipelajari oleh manusia sebagai ciptaan Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an, surah Al Imran (3) ayat 190-191, Allah SWT berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ
مِن أَنْصَارٍ ﴿١٩٢﴾ رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ
فَعَامِنَا رَبَّنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan Bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ya Tuhan kami, Sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, Maka sungguh Telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolongpun. Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeruh kepada iman, (yaitu): "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu", Maka kamipun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.”

Allah SWT menciptakan langit dan bumi beserta isinya tidak sia-sia. Atas kebesaran itu, maka penulis mencoba untuk mengkaji ciptaan Allah SWT yang secara kasat mata tidak ada manfaatnya bagi manusia. Namun, penulis yakin bahwa pasti semua yang diciptakan Allah SWT ada manfaatnya.

Sagu yang sehari-harinya hanya dijadikan sebagai bahan pangan oleh manusia merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembantu tablet. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud bahwa sagu mengandung pati yang dapat dijadikan pengikat ataupun pengisi tablet. Dan, jika patinya telah dimodifikasi menjadi pati sagu terpregelatinasi

yang difosforilasi, maka dapat dijadikan sebagai matriks dalam tablet *Sustained release*.

Sehubungan dengan ayat tersebut di atas maka nabi Muhammad SAW bersabda melalui riwayat Abu Syekh yang berbunyi :

تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللَّهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهِ فَمَلِكُوا (رواه ابوالشيخ)

Artinya :

Pikirkanlah olehmu apa yang diciptakan Allah dan janganlah kamu pikirkan zat Allah maka celakalah kamu (Riwayat Abu Syekh).

Sehubungan dengan itu dalam surah lain, Allah SWT berfirman, Q.S.Al-Nahl (16): 10

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ

تُسِيمُونَ

Terjemahnya:

“Dia-lah, yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu”.

Menurut Shihab (2002), ayat ini merupakan perincian argumentasi ke-Esaan Allah SWT sekaligus uraian tentang aneka nikmatNya. Dalam ayat ini, diuraikan tentang tumbuh-tumbuhan yang merupakan bahan pangan dan kebutuhan manusia dan binatang. Ayat tersebut juga mengingatkan manusia dengan tujuan agar mereka mensyukuri nikmat Allah SWT dan memanfaatkan dengan baik anugerahNya.

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah menyuburkan atau menumbuhkan tanaman-tanaman untuk digunakan sebaik-baiknya oleh manusia begitu pula dengan tanaman sagu. Allah SWT telah menyediakan tanaman tersebut untuk diolah agar dapat dioptimalkan

pemanfaatannya. Dengan memodifikasi pati dari tanaman-tanaman tersebut menjadi pati pregelatinasi yang difosforilasi, maka pemanfaatan tanaman tersebut dapat ditingkatkan secara optimal karena dapat meningkatkan nilai jual dari tanaman tersebut dan sekaligus menjadi obat pada manusia.

Allah SWT telah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaanNya sebagai pencipta alam semesta beserta seluruh isinya. Olehnya itu, kita sebagai khalifah di muka bumi dituntut untuk melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang farmasi dengan selalu berlandaskan pada Al Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran islam dan berfungsi sebagai petunjuk ke jalan yang lurus demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

BAB III

METODE KERJA

A. Alat dan Bahan

1. Alat - alat yang digunakan

Alat-alat gelas, alat uji disolusi (*Sotax*), alat uji kerapuhan (*Sotax*), alat uji kekerasan (*Erweka*), blender (*Sogo*), indikator pH universal (*Nesco*), jangka sorong (*Vernier Caliper*), mesin pencetak tablet (*Erweka*), neraca analitik (*Kern ALJ 220-4 NM*), oven (*Memmert*), pengayak mesh 35 (*Retsch*), spektrofotometer UV-Vis (*Genesys 10S UV-Vis*), stopwatch dan tangas air.

2. Bahan - bahan yang digunakan

Air suling, aluminium foil, asam klorida, avicel, kalium fosfat, natrium hidroksida, natrium fosfat, natrium klorida, pati sagu, Propranolol HCl (*Kimia Farma*) dan talk.

B. Metode kerja

1. Pengolahan dan Pembuatan Matriks Fosforilasi Pregelatinasi Sagu

a. Pengambilan Sampel (Aras, 2011)

Sampel berupa batang sagu diambil dari batang sagu di Noling, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan.

b. Pengolahan Sampel dan Ekstraksi Pati (Aras, 2011)

Batang sagu dibersihkan dengan air mengalir dan diambil bagian tengahnya, kemudian dipotong dan ditumbuk

menggunakan alu besar. Setelah ditumbuk, hasilnya ditambahkan air, diaduk, lalu diperas dengan menggunakan kain flannel ke dalam wadah hingga ampas tidak mengeluarkan air perasan lagi. Suspensi yang dihasilkan didiamkan selama 2 jam (hingga pati mengendap), kemudian diambil patinya. Pati yang dihasilkan kemudian dikeringkan pada suhu 50°C selama 2×24 jam, lalu diayak dengan ayakan mesh 35.

c. Pembuatan Pati Pregelatinasi Sagu (Aras, 2011)

Pasta pati dibuat dengan konsentrasi 42% b/v berdasarkan berat kering dengan air suling dan panaskan pada suhu gelatinnya sambil diaduk secara perlahan-lahan pada suhu gelatinnya. Setelah tercapai suhu gelatinasi, pati pregelatinasi didinginkan dan dikeringkan di oven pada suhu 60°C selama 1×24 jam. Serpihan yang diperoleh dihaluskan dengan blender dan diayak dengan ayakan mesh 35.

d. Pembuatan fosforilasi pregelatinasi sagu (Anwar, 2006: 3)

Pregelatinasi pati sagu direaksikan dengan Na_2HPO_3 (0,30%) berdasarkan berat kering pada pH 9-10 menggunakan NaOH 5N. Setelah reaksi selesai dibiarkan selama 120 menit, dinetralkan dengan HCl 1N sampai pH ± 6 . Setelah dibiarkan selama 24 jam campuran dikeringkan di oven pada suhu $\pm 50^{\circ}\text{C}$. Massa kering yang diperoleh dihaluskan dan diayak dengan ayakan 35 mesh.

2. Pembuatan Medium Disolusi

- a. Asam Klorida 1 N (Dirjen POM, 1979 :744)

Asam Klorida sebanyak 36,46 gram dilarutkan dalam air suling secukupnya hingga 1000,0 mL.

- b. Natrium Hidroksida 5 N (Dirjen POM, 1979 :748)

Natrium hidroksida sebanyak 200,05 gram dilarutkan dalam air suling secukupnya hingga 1000,0 mL.

- c. Medium cairan lambung buatan pH 1.2 (Abernethy *et al.*, 2007)

Dilarutkan 2,0 gram natrium klorida dalam 7,0 mL asam klorida dan air suling secukupnya hingga 1000,0 mL.

3. Pembuatan kurva baku Propranolol HCl dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2

- a. Pembuatan larutan untuk kurva baku

Ditimbang 10,0 mg Propranolol HCl dan dimasukkan dalam labu ukur 100 mL. Dilarutkan dengan medium cairan lambung buatan pH 1,2 dan dicukupkan sampai batas tanda. Lalu dikocok homogen sehingga diperoleh larutan induk baku dengan konsentrasi 100 ppm. Selanjutnya larutan induk baku dipipet 2,0 mL dan dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mL dan ditambahkan dengan medium buffer pH 1,2 sampai garis tanda, maka diperoleh larutan dengan konsentrasi 20 ppm. Dilakukan hal yang sama untuk memperoleh konsentrasi 25, 30, 35 dan 40 ppm.

- b. Penentuan panjang gelombang maksimum Propranolol HCl dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2

Serapan larutan kurva baku Propranolol HCl pada konsentrasi 20, 25, 30, 35 dan 40 ppm diukur pada panjang

gelombang 200-400 nm, kemudian ditentukan panjang gelombang maksimumnya.

c. Pembuatan kurva baku

Diukur nilai serapan dari masing-masing pengenceran 20, 25, 30, 35 dan 40 ppm pada λ maksimumnya, kemudian dibuat persamaan kurva baku Propranolol HCl dengan menghubungkan nilai serapan (y) dan konsentrasi larutan baku (x) dalam persamaan garis lurus, $y = a + bx$

4. Pembuatan sediaan Propranolol HCl dalam matriks fosforilasi pregelatinasi sagu dengan metode kempa langsung

a. Penentuan Dosis Propranolol HCl/tablet

$$\begin{aligned} \text{Rate In} &= K_r = C_p \times V_d \times K_{el} \\ &= 50 \mu\text{g/L} \times (4 \times 65 \text{ kg}) \times 0,231 \\ &= 3003 \mu\text{g/jam} \end{aligned}$$

Jumlah Propranolol HCl yang harus dilepaskan dari sediaan:

$$R = \frac{K_r}{F} = \frac{3003 \mu\text{g/jam}}{0,5} = 6006 \mu\text{g/jam}$$

Jika diinginkan kadar terapeutik dipertahankan selama 12 jam, maka dosis total obat tiap tablet adalah:

$$\begin{aligned} W &= 6006 \mu\text{g/jam} \times 12 \text{ jam} \\ &= 72 \text{ mg} \approx 80 \text{ mg} \end{aligned}$$

Ket: K_r : Kecepatan pelepasan obat dari sediaan (*Rate In*)

C_p : Kadar dalam darah yang diinginkan

V_d : Volume distribusi

K_{el} : Konstanta kecepatan distribusi

F : Bioavailabilitas

W : Dosis total obat

b. Rancangan Formula

Tabel 1.

Formula Tablet *sustained release*

BAHAN	KEGUNAAN	FORMULA		
		I	II	III
Propranolol HCl (mg)	Zat Aktif	80	80	80
PPSF (%)	Matriks	20	30	40
Talk (%)	Pelicin	5	5	5
Avicel (%)	Pengisi	48,33	38,33	28,33
TOTAL (%)		100	100	100

Keterangan : PPSF = Pregelatinasi pati sagu fosfat

c. Pembuatan Tablet Propranolol HCl

Untuk setiap formula, ditimbang bahan-bahan untuk pembuatan 100 tablet dengan bobot tablet 300 mg dengan dosis Propranolol HCl 80 mg/tablet. Digerus Propranolol HCl dengan matriks fosforilasi pregelatinasi sagu hingga homogen kemudian ditambahkan talk sebagai pelicin dan avicel sebagai pengisi. Setelah itu, dicetak dengan mesin pencetak tablet kemudian dievaluasi.

5. Evaluasi Sediaan

1. Granul

a. Pengujian Sifat Alir Granul dan Sudut Diam

Granul dengan bobot ternilai (w) dimasukkan kedalam corong uji waktu alir (t). Penutup corong dibuka sehingga granul keluar dan

ditampung pada bidang datar. Waktu alir (t) granul dicatat kemudian ditentukan kecepatan alir granul (v) dengan rumus :

$$V = \frac{w}{t}$$

Sudut diam (α) dihitung dengan mengukur diameter (d) timbunan granul dan tinggi kerucut (h) yang keluar dari mulut corong menggunakan rumus :

$$\tan \alpha = \frac{2h}{d}$$

b. Pengujian Bobot Jenis dan Porositas

1) Bobot jenis (B_j) nyata

Ditimbang (mg) sejumlah massa cetak, kemudian dimasukkan kedalam gelas ukur 100 mL. Volume awal granul dicatat. B_j nyata adalah berat granul (m) dibagi dengan volume awal granul (vg).

$$B_j \text{Nyata} = \frac{m}{vg}$$

2) Bobot jenis (B_j) mampat

Granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 mL. Setelah dilakukan Bobot jenis nyata di atas kemudian ketuk-ketukkan gelas ukur tersebut 60-100 kali atau hingga volume granul konstan. B_j mampat adalah berat granul (m) dibagi dengan volume granul konstan (vk).

$$B_j \text{Mampat} = \frac{m}{vk}$$

$$3) \text{ Porositas} = \frac{1 - B_j \text{ mampat}}{B_j \text{ nyata}} \times 100 \%$$

2. Evaluasi Tablet

a. Pengambilan Sampel

Sampel diambil acak dari tiap formula dan jumlah tablet yang digunakan dalam evaluasi tablet masing-masing 20 tablet untuk setiap pengujian.

b. Penampilan Umum dan Keseragaman Ukuran Tablet (Lachman 2008, 648)

Pengamatan dilakukan secara organoleptis meliputi warna, tekstur permukaan dan keregasan tablet. Adapun keseragaman ukuran, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan kurang dari 1 1/3 tebal tablet.

c. Kekerasan Tablet (Lachman 2008, 651)

Hardness tester diatur hingga menunjukkan nol. Tablet diletakkan pada ujung penekan dengan posisi tegak lurus pada alat. Penekan diputar pelan-pelan hingga tablet pecah. Skala pada alat menunjukkan kekerasan pada tablet yang dinyatakan dalam satuan kilogram.

d. Kerapuhan Tablet (Lachman 2008, 654)

Sejumlah tablet yang telah dibebasdebukan, ditimbang dan dimasukkan kedalam *friobillator*. Mesin dijalankan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan dibebasdebukan, lalu ditimbang. Persentase kehilangan bobot menunjukkan kerapuhannya.

e. Pemeriksaan Keseragaman Bobot Tablet

Dua puluh tablet ditimbang satu per satu, dihitung bobot rata-ratanya. Tidak boleh lebih dari 2 tablet yang bobot rata-ratanya lebih besar dari harga yang ditetapkan Tabel 2 (A) dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari harga yang ditetapkan Tabel 2 (B). Persyaratan bobot rata-rata tablet dalam Farmakope Indonesia edisi III adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Persyaratan bobot rata-rata tablet (Dirjen POM, 1979: 7)

Bobot rata-rata (mg)	Penyimpangan bobot rata-rata (%)	
	A	B
25 atau kurang	15	30
26 – 150	10	20
151 – 300	7,5	15
Lebih dari 300	5	10

6. Uji Pelepasan Tablet

a. Penetapan Kadar Propranolol HCl dari tablet

Penetapan kadar Propranolol HCl dalam tablet dilakukan dengan cara dua puluh tablet Propranolol HCl digerus homogen. Ditimbang serbuk sesuai bobot per tablet. Serbuk dilarutkan dalam medium buffer pH 1,2 dan ditetapkan kadarnya dengan spektrofotometer UV pada panjang gelombang maksimal Propranolol HCl.


b. Uji Disolusi

Metode yang digunakan adalah metode dayung. Tablet Propranolol HCl dimasukkan ke dalam labu disolusi, yang berisi media disolusi larutan buffer pH 1,2 sebanyak 900 mL dengan suhu

37 °C. *Stirrer* dijalankan dengan kecepatan pengadukan 50 rpm selama 12 jam. Larutan disampling sebanyak 5,0 mL pada waktu tertentu (pada jam ke 1, 3, 6 dan 12). Kadar ditetapkan dengan metode spektrofotometri.

c. Analisis Data

Dibuat kurva hubungan antara jumlah obat yang terdisolusi versus waktu, lalu ditentukan persamaan regresinya. Harga koefisien regresi dibandingkan untuk menentukan kinetika dan mekanisme pelepasan obat dari sediaan tablet.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Evaluasi Granul

Tabel 3. Hasil Uji Daya Alir

Formula	Bobot Granul (g)	Daya Alir (g/det)				Rata-rata
		Replikasi				
		I	II	III		
F I	25,0005	2,585	3,226	4,682	3,497	
F II	25,0061	6,927	7,694	6,478	7,033	
F III	25,0012	5,483	5,342	5,123	5,316	

Tabel 4. Sudut Diam

Formula	Sudut Diam (°)				Rata-rata
	Replikasi				
	I	II	III		
F I	33,342	27,593	28,817	29,917	
F II	30,509	34,598	34,095	33,067	
F III	22,129	29,472	36,472	29,357	

Tabel 5. Hasil Uji Bj Nyata

Formula	Bobot Granul (g)	Bj Nyata (g/ml)			Rata-rata
		Replikasi			
		I	II	III	
F I	5,0012	0,5	0,5	0,5	
F II	5,0036	0,556	0,556	0,556	
F III	5,0016	0,556	0,588	0,625	

Tabel 6. Hasil Uji Bj Mampat

Formula	Bobot Granul (g)	Bj Mampat (g/ml)			Rata-rata
		Replikasi			
		I	II	III	
F I	5,0012	0,625	0,625	0,667	0,639
F II	5,0036	0,715	0,715	0,715	0,715
F III	5,0016	0,714	0,714	0,714	0,714

Tabel 7. Hasil Uji Porositas

Formula	Porositas (%)			
	Replikasi			Rata-rata
	I	II	III	
F I	75	75	66,6	72,2
F II	51,259	51,259	51,259	51,259
F III	51,439	48,639	45,76	48,613

2. Evaluasi Tablet

Tabel 8. Hasil Uji Keseragaman Bobot dan Kekerasan

Formula	Bobot Rata-rata (mg)	Kekerasan Rata-rata (Kp)
F I	380,9	5,931
F II	380,89	5,064
F III	435,345	2,838

Tabel 9. Hasil Uji Keseragaman Ukuran

Formula	Diameter Rata-rata (cm)	Tebal Rata-rata (cm)
F I	1,021	0,425
F II	1,02	0,429
F III	1,021	0,452

Tabel 10. Hasil Uji Kerapuhan

Formula	Kerapuhan (%)			
	Replikasi			Rata-rata (%)
	I	II	III	
F I	0,696	0,147	0,492	0,445
F II	0,554	0,932	1,928	1,138
F III	1,417	0,739	1,519	1,225

3. Panjang gelombang maksimum Propranolol HCl Baku

Propranolol HCl dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2 memberikan nilai serapan maksimumnya pada panjang gelombang 291 nm

4. Persamaan Kurva baku Propranolol HCl

Kurva baku Propranolol HCl dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2 diperoleh persamaan garis lurus $y = 0,0183x + 0,0155$, dengan koefisien regresi (R^2) = 0,9961

5. Kadar Propranolol HCl / tablet

Tabel 11. Hasil Uji Penetapan Kadar Propranolol HCl/tablet

Formula	Kadar rata-rata (mg/tablet)	Penyimpangan (%)	Keterangan
I	82,068	2,585	Memenuhi syarat
II	67,494	15,633	Tidak memenuhi syarat
III	105,181	31,476	Tidak memenuhi syarat

Tabel 12. Hasil Uji Disolusi

Waktu (Jam)	% Terdisolusi		
	F I	F II	F III
1	41,169	69,296	42,272
3	51,226	72,449	50,153
6	54,506	71,829	52,581
12	55,764	114,633	52,777

Tabel 13. Data Regresi kinetika pelepasan Propranolol HCl dari matriks pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat

Formula	Linear		Exponensial		Logaritma		Mekanisme pelepasan yang dominan	Kinetika pelepasan obat
	K disolusi (%/jam)	R ²	K disolusi	R ²	K disolusi (jam ⁻¹)	R ²		
F I	1,107	0,644	44,41	0,617	5,985	0,919	Erosi	Orde satu
F II	4,175	0,846	62,23	0,854	15,46	0,567	Difusi	Orde nol
F III	0,778	0,574	42,02	0,559	4,355	0,876	Erosi	Orde satu

B. *Pembahasan*

Bentuk sediaan *sustained release* dirancang supaya pemakaian satu unit dosis tunggal menyajikan pelepasan sejumlah obat segera setelah pemakaiannya, secara tepat menghasilkan efek terapeutik yang diinginkan secara berangsur-angsur dan terus-menerus melepaskan sejumlah obat lainnya untuk memelihara tingkat pengaruhnya selama periode waktu yang diperpanjang, biasanya 8-12 jam. Keunggulan bentuk sediaan ini menghasilkan kadar obat dalam darah yang konstan tanpa perlu mengulangi pemberian unit dosis (Ansel, 2005: 291).

Pada penelitian ini digunakan obat Propranolol HCl. Adapun ciri-ciri obat yang dapat dijadikan produk *sustained release* ialah obat yang memiliki laju absorpsi dan ekskresi cukup tinggi, obat yang dosisnya relatif kecil, diabsorpsi tidak merata dari saluran cerna, digunakan untuk mengobati keadaan kronik daripada yang akut, dan memiliki waktu paruh yang relatif singkat (Ansel, 2005: 292). Propranolol HCl merupakan senyawa pemblok reseptor beta non selektif dalam pengobatan hipertensi yang memiliki waktu paruh eliminasi sekitar 3-6 jam yang diabsorpsi dengan sempurna pada saluran cerna, bersifat stabil pada cairan usus dan stabil pada pH lambung sehingga sangat baik dibuat dalam bentuk sediaan lepas lambat.

Pada penelitian ini, tablet *sustained release* diformulasi menggunakan matriks pregelatinasi pati sagu yang dipaut silang dengan fosfat. Matriks ini menghasilkan pati dengan *swelling power* (kemampuan mengembang) yang kecil. Kemampuan mengembang pati yang kecil akan membuat pati lambat terkikis sehingga pada jam awal pelepasannya mencapai *loading* dosis dan semakin lama akan mencapai kadar yang konstan. Hal ini akan memperkuat

granula pati dan menjadikan pati lebih tahan terhadap medium asam dan panas sehingga tidak mudah pecah pada saat pemanasan.

Penelitian ini dibuat dalam tiga konsentrasi matriks pregelatinasi pati sagu fosfat yang berbeda dengan konsentrasi Propranolol HCl yang sama yakni 80 mg/tablet. Untuk formula I digunakan pregelatinasi pati sagu fosfat sebesar 20%, formula II 30% dan formula III 40%. Setelah semua bahan tercampur dan menjadi massa granul yang baik, dilakukan evaluasi granul yaitu kecepatan alir, sudut diam, bobot jenis, dan porositas.

Dari hasil penelitian untuk uji daya alir diperoleh nilai rata-rata untuk masing-masing formula I, II dan III yaitu 3,497 g/detik, 7,033 g/detik dan 5,316 g/detik. Ini menunjukkan kecepatan alir bebas. Kecepatan aliran granul dipengaruhi oleh ukuran partikel. Komponen formula ini memiliki ukuran partikel hampir seragam, ini disebabkan karena adanya ukuran partikel dari matriks pregelatinasi pati sagu yang dipaut silang tidak seragam, jika ukuran partikelnya seragam maka kecepatan alirnya juga bagus. Kecepatan alir granul mempengaruhi proses pengempaan dimana kecepatan alir yang baik dapat menghasilkan tablet dengan bobot yang seragam sehingga keseragaman dosis akan tercapai, selain itu kecepatan produksi obat juga dapat diprediksi.

Selanjutnya sudut diam diperoleh $29,917^{\circ}$ untuk formula I, $33,067^{\circ}$ untuk formula II dan $29,357^{\circ}$ untuk formula III. Besarnya sudut diam dipengaruhi oleh kecepatan alir. Sudut diam merupakan hasil tangensial dari sudut yang dibentuk oleh aliran granul. Secara teoritis, nilai sudut diam yang didapatkan merupakan nilai yang memenuhi syarat granul yang baik, sebagaimana dipaparkan bahwa nilai sudut diam yang baik yaitu $20^{\circ} - 40^{\circ}$, di atas 50° akan sulit mengalir (Lachman, 1994).

Bobot jenis terbagi atas 2 yaitu, B_j nyata dan B_j mampat. Dalam penelitian ini diperoleh B_j nyata rata-rata untuk formula I 0,5 g/ml, formula II 0,556 g/ml dan formula III 0,589 g/ml. Perbedaan nilai B_j nyata dari masing-masing sampel kemungkinan disebabkan oleh perbedaan jumlah ruang kosong antar partikel dan intra partikel. Ruang antar partikel dikurangi bahkan dihilangkan dengan pengetukan sehingga diperoleh bobot mampat yang konstan. B_j mampat diperoleh masing-masing untuk formula I, II dan III yaitu 0,639 g/ml, 0,715 g/ml dan 0,714 g/ml. Nilai B_j mampat akan mempengaruhi ketebalan suatu tablet. Nilai B_j nyata lebih kecil dari pada nilai B_j mampat, hal ini menunjukkan bahwa granul tersebut memiliki celah-celah antar partikel yang besar. Dari data B_j nyata dan B_j mampat dapat diperoleh nilai porositas yaitu 72,2% untuk formula I, 51,259% untuk formula II dan 48,613% untuk formula III. Nilai porositas ini akan mempengaruhi kompresibilitas dari suatu granul. Nilai ini memenuhi range porositas pada umumnya yaitu 10% - 90%. Porositas merupakan ruang kosong antar partikel pada granul. Ruang kosong ini dapat membantu proses disintegrasi dari granul, karena cairan pencernaan dapat masuk sehingga granul mengembang dan akhirnya hancur.

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa formula I, formula II dan formula III memenuhi syarat granul yang baik yaitu mempunyai fluiditas dan kompresibilitas sehingga dapat dibuat tablet dengan metode kempa langsung. Keuntungan utama dari proses ini yakni dapat digunakan untuk bahan obat yang peka lembab dan panas, serta yang stabilitasnya dapat terganggu akibat proses granulasi. Metode ini dipilih jika obat maupun bahan tambahan memiliki kompresibilitas dan fluiditas yang baik. Pada umumnya

obat yang dapat dibuat dengan metode kempa langsung hanya sedikit, karena bahan-bahan yang memiliki sifat-sifat tersebut terbatas.

Secara organoleptis, tablet yang didapatkan setelah pengempaan merupakan tablet yang memiliki warna seragam putih dengan bintik coklat seiring dengan bertambahnya konsentrasi pati pregelatinasi sagu fosfat. Bintik coklat ini merupakan hasil reaksi browning (pencoklatan). Reaksi browning ini menjadi kekurangan dari tablet yaitu terjadinya motling, hal ini dapat diatasi dengan penyalutan.

Hasil uji kekerasan tablet menunjukkan rata-rata formula I 5,931 Kp (Kilo Pound), formula II 5,064 Kp (Kilo Pound) dan formula III 2,838 Kp (Kilo Pound). Kekerasan ini sengaja dirancang untuk tablet yang dimaksudkan lepas lambat. Kekerasan tablet yang berbeda-beda antar formula, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing formula memiliki sifat kompaktibilitas yang berbeda. Hal ini mungkin juga disebabkan karena semakin meningkatnya konsentrasi matriks pregelatinasi pati sagu yang dipaut silang dengan fosfat dalam formula menyebabkan turunya konsentrasi Avicel dalam formula sehingga kompaktibilitas formula tersebut akan turun. Avicel mempunyai sifat deformasi plastic pada waktu mendapat tekanan kompresi sehingga memiliki kompaktibilitas yang baik. Umumnya tablet tanpa salut mempunyai daya kekerasan sekitar 4-7 Kp (Kilo Pound).

Uji keseragaman ukuran memberikan hasil dimana keseluruhan tablet memenuhi persyaratan keseragaman ukuran yakni kecuali dinyatakan diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari $1\frac{1}{3}$ tebal tablet (Dirjen POM, 1979: 6). Kecepatan alir granul yang baik berperan dalam keseragaman ukuran tablet karena memungkinkan pengisian granul yang seragam ke dalam ruang pencetakan. Keseragaman ukuran menggambarkan

reproduksibilitas dan terkait selanjutnya dengan keseragaman kandungan dan juga terkait dengan faktor estetika. Ukuran tablet, khususnya ketebalan tablet dipengaruhi oleh kompresibilitas dan sifat alir dari granul.

Uji keseragaman bobot menunjukkan bahwa keseluruhan tablet memenuhi syarat keseragaman bobot menurut farmakope Indonesia yakni tidak boleh lebih dari dua tablet yang bobot rata-ratanya lebih besar dari 5 % dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang lebih dari 10 %. Dari ketiga formula memenuhi syarat keseragaman bobot, karena tidak satupun bobot tablet yang menyimpang dari 5 dan 10 % dari bobot rata-rata. Keseragaman bobot tersebut ditunjang oleh granul yang memiliki kompresibilitas dan fluiditas yang baik, sehingga pengisian *die* juga seragam. Keseragaman bobot harus dipertahankan untuk memperoleh tablet dengan dosis yang seragam.

Kerapuhan adalah parameter lain dari ketahanan tablet dalam pengikisan dan goncangan. Tablet yang mudah rapuh dan pecah pada pengemasan dan transportasi akan kehilangan keindahan dalam penampilan. Uji kerapuhan berhubungan dengan kehilangan bobot akibat abrasi yang terjadi pada permukaan tablet. Semakin besar harga persentase kerapuhan, maka makin besar massa tablet yang hilang. Kerapuhan yang tinggi akan mempengaruhi kadar zat aktif yang masih terdapat dalam tablet. Adapun hasil uji kerapuhan, dimana formula I 0,445 %, formula II 1,138 % dan formula III 1,2225 %. Menurut (Iachman 1994) nilai kerapuhan tidak lebih dari 1 %. Dalam hal ini hanya formula I yang memenuhi syarat. Kerapuhan tablet dipengaruhi oleh kandungan lembab granul, dimana granul dengan kadar air yang tinggi memiliki daya kohesif yang lebih besar sehingga menghasilkan tablet yang lebih kompak. Serta dipengaruhi oleh banyaknya kandungan

serbuk (*finer*), dimana semakin banyak serbuk yang dikandung maka akan semakin rapuh suatu tablet karena daya kohesif lebih kecil sehingga tablet yang dihasilkan akan rapuh.

Penetapan kadar dilakukan dengan menggunakan metode Spektrofotometer UV-Vis. Dari hasil penetapan kadar diperoleh kadar untuk formula I 82,068 mg/tablet, formula II 67,494 mg/tablet dan formula III 105,181 mg/tablet. Hasil yang didapatkan hanya formula I yang sesuai dengan literatur USP 30 bahwa kadar Propranolol HCl tidak boleh kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari yang tertera pada etiket. Hal ini disebabkan karena pada saat pencampuran bahan tidak menggunakan alat pencampur mekanik.

Dari hasil penelitian diketahui ketika tablet kontak dengan medium buffer pH 1,2 terpecah dan hanya potongan tablet yang dapat mengambang selama sekitar 6 jam.

Uji disolusi dipengaruhi oleh adanya *cross-linking* dari pati pregelatinasi sagu yang akan mempengaruhi proses pengembangan. Jika obat tidak diselubungi oleh matriks, maka pada awal pelepasannya akan mencapai *loading* dosis yang dapat dilihat pada kurva disolusi masing-masing formula yang langsung mencapai kadar yang tinggi. Obat yang diselubungi oleh pati, bisa saja lepas sedikit demi sedikit karena pati membutuhkan air untuk menjadi gel. Semakin bertambahnya waktu disolusi maka kadar yang dicapai obat akan konstan.

Uji disolusi yang dilakukan pada alat disolusi dengan menggunakan medium cairan lambung buatan pH 1,2 pada 50 rpm selama 12 jam dan disampling pada jam ke-1, jam ke-3, jam ke-6 dan jam ke-12. Dari hasil % disolusi yang diregresikan terhadap waktu didapatkan harga R^2 untuk tiap

formula masing-masing 0,919 untuk formula I dengan mekanisme pelepasan secara erosi dan kinetika pelepasannya orde satu, 0,854 untuk formula II dengan mekanisme pelepasan secara difusi dan kinetika pelepasannya orde nol dan 0,574 untuk formula III dengan mekanisme pelepasan secara erosi dan kinetika pelepasannya orde satu.

Untuk tablet konvensional, tablet akan terdisintegrasi menjadi granul dan akan teragregasi menjadi partikel halus. Sedangkan tablet *sustained release*, ketika masuk dalam saluran cerna akan pecah dan melepaskan obat mencapai kadar yang tinggi (*loading* dosis), tapi masih ada obat yang terperangkap oleh matriks sehingga dengan bertambahnya waktu maka pelepasan obatnya akan menjadi konstan. Kecepatan pelepasan obat dipengaruhi oleh berapa banyak obat yang terbungkus oleh matriks pregelatinasi pati sagu yang dipaut silang dengan fosfat. Untuk orde satu, ketika sediaan *sustained release* telah mencapai *loading* dosis maka pelepasannya akan diperlambat dengan adanya erosi, namun jika orde nol, ketika sediaan *sustained release* telah mencapai *loading* dosis maka pelepasannya akan konstan dengan adanya difusi.

Menurut Lapidus dan Lordi (1968), bila pelepasan obat dikontrol oleh erosi matriks maka hubungan antara banyaknya obat yang terlepas versus waktu linear. Jika hubungan antara banyaknya obat yang lepas versus akar waktu linear maka pelepasan dikontrol oleh difusi matriks. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa mekanisme pelepasan Propranolol HCl dalam matriks pregelatinasi pati sagu yang dipaut silang dengan fosfat mengikuti mekanisme erosi untuk formula I dan III, sedangkan formula II mengikuti mekanisme difusi.

Dari hasil penelitian, mekanisme pelepasan matriks yang lebih dominan adalah erosi. Matriks tersebut melepaskan obatnya melalui prinsip pengembangan (*swelling power*) yang diikuti dengan erosi/pengikisan bagian terluar dari matriks, dengan adanya pengikisan sedikit demi sedikit menyebabkan proses pelepasan obat diperlambat.

Matriks yang dipaut silang dengan fosfat sebagai *cross-linking agent* dapat mempengaruhi sifat-sifat fisis tablet maupun profil pelepasannya. Pengaruh yang ada disebabkan oleh terjadinya *cross-linking* pada rantai-rantai polimer Pati pregelatinasi. *Cross-linking* yang terjadi dapat menghambat pelepasan obat dari matriks pregelatinasi pati sagu yang dipaut silang dengan fosfat.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Konsentrasi pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat dalam formulasi tablet mempengaruhi profil disolusi Propranolol HCl
2. Kinetika pelepasan Propranolol HCl Formula I dan Formula III mengikuti orde satu dan mekanisme pelepasan erosi dengan nilai konstanta disolusi berturut-turut 1,107 dan 0,778. Sedangkan Formula II mengikuti orde nol dan mekanisme pelepasan difusi dengan nilai konstanta disolusi 62,23.
3. Konsentrasi pati pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat yang efektif sebagai matriks dalam sediaan tablet *sustained release* Propranolol HCl adalah 20% dan 40% untuk kinetika orde satu dan 30% untuk kinetika orde nol.

B. *Saran*

1. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Sebaiknya dilakukan pengujian dengan variasi bahan aktif dalam bobot matriks yang tetap maupun berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abernethy, Darrel R, Braden, Larry L. 2007. *US Pharmacopoeia 30NF-25*. Best Regards Lawrance. www.arabswell.com
- Aiache, J.M, J.Ph Devissaguet dan A.M.Guyot-Hermann. 1993. *Farmasetika dan Biofarmasi*. Edisi II. Paris: Technique et Documentation 11.
- Anggraini, Ikarusli. 2008. *Formulasi Sediaan Lepas Lambat Teofilin dengan Matriks Natrium Karboksimetil Selulosa dengan Xanthan Gum dengan Metode Granulasi Basah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Anonim. 1995. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Departemen Agama. Jakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ansel, Howard C. 2005. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Anwar, Effionora dkk. 2006. "Fosforilasi Pregelatinasi Pati Garut (*Maranta arundinaceae* L.) sebagai Matriks tablet Lepas Terkendali Teofilin". *Majalah Ilmu Kefarmasian*. Vol 1 h. 37-44. (17 September 2011)
- Anwar, Effionora dkk. 2006. "Pati Pregel Pati Singkong Fosfat sebagai Bahan Pensuspensi Kering Ampisilin". *Majalah Ilmu Kefarmasian*. Vol III. No.3 (Januari 2012)
- Aras, Adriani. 2011. *Karakterisasi Pati Pregelatinasi Bonggol Pisang (*Musa paradisiacal*), Sagu (*Metroxylon sagu*), dan Talas (*Colocasia esculenta*) Sebagai Eksipien Tablet Cetak Langsung*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Dirjen Kefarmasian. 2006. *Pharmaceutical Care Untuk Penyakit Hipertensi*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI.
- Dirjen POM. 1979. *Farmakope Indonesia*. Edisi III. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.

Gunawan, S.G. 2007. *Farmakologi dan Terapi*. Edisi V. Jakarta : Fakultas kedokteran UI.

Kusumawati, Ratna. 2009. *Evaluasi Sifat Fisik dan Pelepasan Natrium Diklofenak dalam Tablet Lepas Lambat dengan Matriks Kombinasi Hidroksipropil Metil Selulosa dan Xanthan Gum*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Khoirullah. 2009. *Kesehatan Menurut Pandangan Islam*. Palembang.

Lachman, Leon dkk, 2008. *Teori dan Praktek Farmasi Industri*. Edisi II Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Mao Gui-Jie. 2006. *Crosslinking of corn starch with sodium trimetaphosphate in solid state by microwave irradiation*. Journal of Applied Polymer Science.

Moffat, Anthony C, M.david osselton, Brian Widdop. 2005. *Clarke's analysis of drug and poisons*. Third edition. London: Pharmaceutical Press.

Martin, A., Swarbrick James, Cammarata Arthur. 1993. *Dasar-dasar Farmasi Fisik dalam Ilmu Farmasetik*. Alih bahasa: Yoshita. Edisi III. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Raina, C., Singh, S., Bawa, A., and Saxena, D. 2006. *Some characteristics of acetylated, cross-linked and dual modified Indian rice starches*. European Food Research and Technology.

Shangraw RF. 1989. *Compresses Tablet by Direct Compression*. Dalam: Lieberman HA, L Lachman, J Schwartz, eds. *Pharmaceutical Dosage Forms*. Volume 1. Marcel Dekker, New York.

Shargel & Andrew. 2005. *Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan*. Surabaya : Airlangga Universitas Press.

Shihab, Quraish. 2002 *Tafsir al Misbah Lentera Hati*. Volume 2. Jakarta.

Sukandar, Elin Yulianah dkk. 2008. *ISO Farmakoterapi*. Jakarta: Ikatan sarjana Farmasi Indonesia.

Sweetman, Sean C. 2009. *Martindale The Complete Drug Reference*. Thirty-sixth edition. London: Pharmaceutical Press.

Swinkels, J. J. M. 1985. *Sources of starch, its chemistry and physics, in van Beynum, G. M. A. R., J.A.* Editor, Starch conversion technology. New York : Marcel Dekker, Inc.

Tan dan Raharja. 2007. *Obat-Obat Penting*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo-Gramedia.


Voight, R. 1994. *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*. Jogjakarta: UGM Press.

Zobel HF, AM Stephen.1995. *Starch: Structure. Analysis and Application*. New York: Marcel Dekker Inc.


Lampiran 1. Pengolahan dan Pembuatan Matriks Fosforilasi Pregelatinasi

Sagu

a. Pengolahan Sampel dan Ekstraksi Pati



b. Pembuatan Fosforilasi Pregelatinasi Pati Sagu




Gambar 4. Skema Kerja Pembuatan Pati Pregelatinasi Sagu Fosfat


Lampiran 2. Pengenceran Larutan Baku

Larutan baku Propranolol HCl 100 ppm diencerkan sampai diperoleh konsentrasi 20, 25, 30, 35 dan 40 ppm menggunakan medium cairan lambung buatan pH 1,2.

a. Konsentrasi 20 dan 25ppm




b. Konsentrasi 30, 35 dan 40 ppm




Gambar 5. Pengenceran Larutan Baku

Lampiran 3. Skema Kerja


- a. Pembuatan Tablet *Sustained release* Propranolol HCl dengan metode Kempa langsung



b. Evaluasi Granul




c. Evaluasi Tablet



Gambar 6. Skema Kerja Pembuatan Tablet Lepas lambat Propranolol HCl

d. Uji disolusi



Gambar 7. Skema kerja uji pelepasan in vitro

Lampiran 4. Perhitungan

A. Evaluasi Granul

1. Uji Daya Alir

$$V = \frac{w}{t}$$

w = Bobot granul (g)

t = Waktu alir (det)

$$F I (1) = \frac{25,0005}{09,67} = 2,585 \text{ g/det}$$

$$F I (2) = \frac{25,0005}{07,75} = 3,226 \text{ g/det}$$

$$F I (3) = \frac{25,0005}{05,34} = 4,682 \text{ g/det}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{2,585+3,226+4,682}{3} = 3,497 \text{ g/det}$$

$$F II (1) = \frac{25,0061}{03,61} = 6,927 \text{ g/det}$$

$$F II (2) = \frac{25,0061}{03,25} = 7,694 \text{ g/det}$$

$$F II (3) = \frac{25,0061}{03,86} = 6,478 \text{ g/det}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{6,927+7,694+6,478}{3} = 7,033 \text{ g/det}$$

$$F III (1) = \frac{25,0012}{04,56} = 5,483 \text{ g/det}$$

$$F III (2) = \frac{25,0012}{04,68} = 5,342 \text{ g/det}$$

$$F III (3) = \frac{25,0012}{04,88} = 5,123 \text{ g/det}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{5,483+5,342+5,123}{3} = 5,316 \text{ g/det}$$

2. Sudut Diam

$$\tan \alpha = \frac{2h}{d}$$

h = Tinggi kerucut (cm)

d = Diameter timbunan granul (cm)

$$F I (1) = \frac{2 (2,658)}{8,08} = 33,342^\circ$$

$$F I (2) = \frac{2 (2,286)}{8,748} = 27,593^\circ$$

$$F I (3) = \frac{2 (2,26)}{8,216} = 28,817^\circ$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{33,342 + 27,593 + 28,817}{3} = 29,917^\circ$$

$$F II (1) = \frac{2 (2,36)}{8,01} = 30,509^\circ$$

$$F II (2) = \frac{2 (2,8)}{8,118} = 34,598^\circ$$

$$F II (3) = \frac{2 (2,684)}{7,93} = 34,095^\circ$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{30,509 + 34,598 + 34,095}{3} = 33,067^\circ$$

$$F III (1) = \frac{2 (1,47)}{7,23} = 22,129^\circ$$

$$F III (2) = \frac{2 (2,178)}{7,708} = 29,472^\circ$$

$$F III (3) = \frac{2 (2,894)}{7,83} = 36,472^\circ$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{22,129 + 29,472 + 36,472}{3} = 29,357^\circ$$

3. Uji Bobot Jenis

a. BJ Nyata

$$Bj\ nyata = \frac{m}{vg}$$

m = Berat granul (g)

vg = Volume awal granul (mL)

$$F\ I\ (1) = \frac{5,0012}{10} = 0,5\ g/mL$$

$$F\ I\ (2) = \frac{5,0012}{10} = 0,5\ g/mL$$

$$F\ I\ (3) = \frac{5,0012}{10} = 0,5\ g/mL$$

$$Rata-rata = \frac{0,5+0,5+0,5}{3} = 0,5\ g/mL$$

$$F\ II\ (1) = \frac{5,0036}{9} = 0,556\ g/mL$$

$$F\ II\ (2) = \frac{5,0036}{9} = 0,556\ g/mL$$

$$F\ II\ (3) = \frac{5,0036}{9} = 0,556\ g/mL$$

$$Rata-rata = \frac{0,556+0,556+0,556}{3} = 0,556\ g/mL$$

$$F\ III\ (1) = \frac{5,0016}{9} = 0,556\ g/mL$$

$$F\ III\ (2) = \frac{5,0016}{8,5} = 0,588\ g/mL$$

$$F\ III\ (3) = \frac{5,0016}{8} = 0,625\ g/mL$$

$$Rata-rata = \frac{0,556+0,588+0,625}{3} = 0,589\ g/mL$$

b. Bobot Jenis mampat

$$Bj \text{ mampat} = \frac{m}{vk}$$

m = Berat granul (g)

vk = Volume konstan granul (mL)

$$F \text{ I (1)} = \frac{5,0012}{8} = 0,625 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ I (2)} = \frac{5,0012}{8} = 0,625 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ I (3)} = \frac{5,0012}{7,5} = 0,667 \text{ g/mL}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{0,625+0,625+0,667}{3} = 0,639 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ II (1)} = \frac{5,0036}{7} = 0,715 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ II (2)} = \frac{5,0036}{7} = 0,715 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ II (3)} = \frac{5,0036}{7} = 0,715 \text{ g/mL}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{0,715+0,715+0,715}{3} = 0,715 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ III (1)} = \frac{5,0016}{7} = 0,714 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ III (2)} = \frac{5,0016}{7} = 0,714 \text{ g/mL}$$

$$F \text{ III (3)} = \frac{5,0016}{7} = 0,714 \text{ g/mL}$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{0,714+0,714+0,714}{3} = 0,714 \text{ g/mL}$$

c. Uji Porositas

$$\text{Porositas} = \frac{1 - B_j \text{ mampat}}{B_j \text{ nyata}} \times 100 \%$$

$$F \text{ I (1)} = \frac{1 - 0,625}{0,5} \times 100 \% = 75 \%$$

$$F \text{ I (2)} = \frac{1 - 0,625}{0,5} \times 100 \% = 75 \%$$

$$F \text{ I (3)} = \frac{1 - 0,667}{0,5} \times 100 \% = 66,6 \%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{75 + 75 + 66,6}{3} = 72,2 \%$$

$$F \text{ II (1)} = \frac{1 - 0,715}{0,556} \times 100 \% = 51,259 \%$$

$$F \text{ II (2)} = \frac{1 - 0,715}{0,556} \times 100 \% = 51,259 \%$$

$$F \text{ II (3)} = \frac{1 - 0,715}{0,556} \times 100 \% = 51,259 \%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{51,259 + 51,259 + 51,259}{3} = 51,259 \%$$

$$F \text{ III (1)} = \frac{1 - 0,714}{0,556} \times 100 \% = 51,439 \%$$

$$F \text{ III (2)} = \frac{1 - 0,714}{0,588} \times 100 \% = 48,639 \%$$

$$F \text{ III (3)} = \frac{1 - 0,714}{0,625} \times 100 \% = 45,76 \%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{51,439 + 48,639 + 45,76}{3} = 48,613 \%$$

B. Evaluai Tablet

Tabel 14. Uji Keseragaman Bobot

No	Bobot tablet (mg)					
	F I	Penyimpangan (%)	F II	Penyimpangan (%)	F III	Penyimpangan (%)
1	362	4,962	393,4	3,284	429,1	1,434
2	373,7	1,890	375,9	1,310	425,8	2,193
3	395	3,702	381,8	0,239	419,6	3,617
4	380,2	0,184	372,2	2,281	417,9	4,007
5	378,5	0,630	364,4	4,329	442,7	1,689
6	389,9	2,363	368,4	3,279	415,8	4,489
7	362,6	4,804	390,1	2,418	444,3	2,057
8	366,4	3,807	395,5	3,836	444,1	2,011
9	378,8	0,551	376,8	1,074	428,0	1,687
10	389,1	2,153	367,1	3,620	442,8	1,712
11	372,5	2,205	384,8	1,027	442,3	1,598
12	391,8	2,862	376,2	1,231	445,4	2,309
13	379,6	0,341	370,0	2,859	445,2	2,264
14	379,7	0,315	396,0	3,967	416,2	4,398
15	384,7	0,998	397,5	4,361	450,5	3,481
16	389,7	2,310	369,1	3,095	414,2	4,857
17	383,3	0,630	394,3	3,521	450,8	3,550
18	372,3	2,258	391,3	2,733	434,2	0,263
19	391,8	2,862	362,6	4,802	447,2	2,723
20	396,4	4,069	390,4	2,497	450,8	3,550
	X= 380,9		X= 380,89		X= 435,345	

Tabel 15. Uji Keseragaman Ukuran

No	Formula I		Formula II		Formula III	
	d (cm)	t (cm)	d(cm)	t (cm)	d (cm)	t (cm)
1	1,02	0,42	1,02	0,442	1,022	0,432
2	1,02	0,42	1,02	0,43	1,02	0,442
3	1,02	0,41	1,02	0,42	1,03	0,456
4	1,02	0,42	1,02	0,44	1,02	0,45
5	1,02	0,422	1,02	0,38	1,02	0,44
6	1,022	0,4	1,021	0,4	1,02	0,454
7	1,026	0,42	1,02	0,43	1,02	0,47
8	1,02	0,4	1,02	0,4	1,02	0,47
9	1,03	0,418	1,02	0,45	1,02	0,44
10	1,02	0,42	1,02	0,412	1,02	0,47
11	1,02	0,44	1,02	0,454	1,02	0,45
12	1,02	0,438	1,02	0,45	1,02	0,452
13	1,02	0,436	1,02	0,44	1,02	0,45
14	1,02	0,43	1,02	0,42	1,02	0,456
15	1,02	0,44	1,02	0,44	1,02	0,44
16	1,024	0,43	1,02	0,45	1,02	0,47
17	1,02	0,432	1,021	0,46	1,02	0,456
18	1,02	0,432	1,02	0,43	1,02	0,44
19	1,02	0,432	1,02	0,41	1,02	0,45
20	1,02	0,43	1,022	0,43	1,02	0,45
	X= 1,021	X= 0,425	X= 1,02	X= 0,429	X= 1,021	X= 0,452

1. Uji Kerapuhan

$$\text{Kerapuhan} = \frac{\text{bobot awal (mg)} - \text{bobot setelah diuji (mg)}}{\text{bobot awal (mg)}} \times 100 \%$$

$$\text{F I (1)} = \frac{387,7 - 385,0}{387,7} \times 100\% = 0,696\%$$

$$\text{F I (2)} = \frac{409,1 - 408,5}{409,1} \times 100\% = 0,147\%$$

$$\text{F I (3)} = \frac{345,3 - 343,6}{345,3} \times 100\% = 0,492\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{0,696\% + 0,147\% + 0,492\%}{3} = 0,445\%$$

$$\text{F II (1)} = \frac{397,3 - 395,1}{397,3} \times 100\% = 0,554\%$$

$$\text{F II (2)} = \frac{407,9 - 404,1}{407,9} \times 100\% = 0,932\%$$

$$\text{F II (3)} = \frac{394,1 - 386,5}{394,1} \times 100\% = 1,928\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{0,554\% + 0,932\% + 1,928\%}{3} = 1,138\%$$

$$\text{F III (1)} = \frac{444,5 - 438,2}{444,5} \times 100\% = 1,417\%$$

$$\text{F III (2)} = \frac{447 - 443,7}{447} \times 100\% = 0,739\%$$

$$\text{F III (3)} = \frac{441 - 434,3}{441} \times 100\% = 1,519\%$$

$$\text{Rata-rata} = \frac{1,417\% + 0,739\% + 1,519\%}{3} = 1,225\%$$

Tabel 16. Uji Kekerasan Tablet

No	Formula (Kp)		
	F I	F II	F III
1	6,118	3,875	3,467
2	6,424	6,424	2,855
3	4,589	2,447	3,773
4	6,424	7,851	2,039
5	8,055	5,302	2,957
6	3,977	4,487	1,937
X	5,931	5,064	2,838

2. Penetapan Kadar Propranolol HCl / tablet

Tabel 17. Penetapan kadar Formula I

F I	Absorbansi	C ppm	Kadar per tablet	X
1	0.555	29,481	78,62	82,068
2	0.590	31,393	83,719	
3	0.591	31,448	83,866	

Tabel 18. Penetapan kadar Formula II

FII	Absorbansi	C ppm	Kadar per tablet	X
1	0.471	24,891	66,378	67,494
2	0.465	24,563	65,503	
3	0.5	26,475	70,602	

Tabel 19. Penetapan kadar Formula III

FIII	Absorbansi	C ppm	Kadar per tablet	X
1	0,687	36,694	97,847	105,181
2	0.786	42,104	112,273	
3	0.739	39,535	105,423	

3. Perhitungan Penetapan Kadar

Misalnya :

Penyetaraan 30 ppm = 3mg/100mL

Bobot propranolol HCl dalam tablet 80 mg

$380,9 \text{ mg} / 80 \text{ mg} = 4,761 \text{ mg}$, jadi serbuk yang di timbang adalah

$4,761 \text{ mg} \times 3 \text{ mg} = 14,283 \text{ mg}$

Bobot rata-rata formula I = 380,9 mg

Nilai absorban yang didapatkan 0,555

$y = 0,0183x + 0,0155$

$x = (0,555 - 0,0155) / 0,0183$

$x = 29,481 \text{ ppm} = 29,481 \mu\text{g/mL}$

pengenceran 100


$29,481 \mu\text{g/mL} = 2948,1 \mu\text{g}/100\text{mL} = 2,9481 \text{ mg}/100\text{mL}$

$2,9481 \text{ mg} / x = 14,283 \text{ mg} / 380,9 \text{ mg}$

$x = 78,62 \text{ mg} / \text{tablet}$.

Tabel 20. Nilai serapan Propranolol HCl dalam medium cairan lambung buatan pH 1,2 pada λ maks 291

Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
20	0,4
25	0,488
30	0,563
35	0,659
40	0,725



Gambar 8. Kurva Baku Propranolol HCl

Tabel 21. Nilai serapan hasil disolusi tablet Propranolol HCl dalam cairan lambung buatan pH 1,2

Waktu	Nilai Serapan								
	Formula I			Formula II			Formula III		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	0,513	0,359	0,403	0,504	0,491	0,518	0,489	0,474	0,521
3	0,583	0,441	0,452	0,491	0,510	0,534	0,514	0,551	0,549
6	0,512	0,466	0,486	0,490	0,503	0,490	0,544	0,529	0,572
12	0,492	0,474	0,485	0,452	0,794	0,640	0,503	0,532	0,571

4. Hasil Disolusi

T	Abs	C PPM	C medium	mg medium	koreksi mg	mg terdisolusi	mg/tab	% terdisolusi
1	0,359	18,770	37,541	33,787	0	33,787	82,068	41,169
3	0,441	23,251	46,503	41,852	0,188	42,040		51,226
6	0,466	24,617	49,234	44,311	0,420	44,732		54,506
12	0,474	25,054	50,109	45,098	0,667	45,765		55,764


Tabel 22. Hasil Disolusi Formula I

Tabel 23. Hasil Disolusi Formula II


T	Abs	C PPM	C medium	Mg medium	Koreksi (mg)	Mg terdisolusi	mg/tablet	% Terdisolusi
1	0,491	25,984	51,967	46,770	0	46,770	67,494	69,296
3	0,51	27,022	54,044	48,639	0,259	48,899		72,449
6	0,503	26,639	53,279	47,951	0,530	48,481		71,829
12	0,794	42,541	85,082	76,574	0,796	77,370		114,633

Tabel 24. Hasil Disolusi Formula III


T	Abs	C Ppm	C medium	Mg medium	Koreksi (mg)	Mg terdisolusi	mg/tablet	% Terdisolusi
1	0,521	27,623	55,246	49,721	0	49,721	105,181	42,272
3	0,549	29,153	58,306	52,475	0,276	52,752		50,153
6	0,572	30,409	60,819	54,738	0,568	55,305		52,581
12	0,571	30,355	60,710	54,639	0,872	55,511		52,777




Lampiran 5. Gambar Kurva Terdisolusi




Gambar 9. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula I (Orde nol)




Gambar 10. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula I (Logaritma)




Gambar 11. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula I (Exponensial)




Gambar 12. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula II (orde nol)




Gambar 13. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula II (Logaritma)




Gambar 14. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula II (Exponensial)



Gambar 15. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula III (orde nol)



Gambar 16. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula III (Logaritma)



Gambar 17. Kadar disolusi Propranolol HCl versus waktu Formula III (Exponensial)



**Gambar 18. 1. Serbuk Pati sagu,
2. Serbuk Pati Pregelatinasi sagu
3. Serbuk Pati Pregelatinasi sagu yang dipaut silang dengan fosfat**



**Gambar 19. A. Granul Formula I
B. Granul Formula II
C. Granul Formula III**



**Gambar 20. X. Tablet Formula I
Y. Tablet Formula II
Z. Tablet Formula III**

Tabel 25. Replikasi Uji Disolusi

formula 1	t(jam)	absorban	C ukur	C medium	Mg medium	mg terbuang pada t	f koreksi	mg terdisolusi	% terdisolusi
	1,00	0,51	27,19	54,37	48,93	0,27	0,00	48,93	59,63
replikasi 1	3,00	0,58	31,01	62,02	55,82	0,31	0,27	56,09	68,35
bobot 389 mg	6,00	0,51	27,13	54,26	48,84	0,27	0,58	49,42	60,22
kadar : 82.068 mg	12,00	0,49	26,04	52,08	46,87	0,26	0,85	47,72	58,15
	1,00	0,36	18,77	37,54	33,79	0,19	0,00	33,79	41,17
replikasi 2	3,00	0,44	23,25	46,50	41,85	0,23	0,19	42,04	51,23
bobot 374 mg	6,00	0,47	24,62	49,23	44,31	0,25	0,42	44,73	54,51
kadar : 82.068 mg	12,00	0,47	25,05	50,11	45,10	0,25	0,67	45,76	55,76
	1,00	0,40	21,17	42,35	38,11	0,21	0,00	38,11	46,44
replikasi 3	3,00	0,45	23,85	47,70	42,93	0,24	0,21	43,15	52,57
bobot 392 mg	6,00	0,49	25,71	51,42	46,28	0,26	0,45	46,73	56,94
kadar : 82.068 mg	12,00	0,49	25,66	51,31	46,18	0,26	0,71	46,89	57,13
formula 2	t (jam)	absorban	C ukur	C medium	mg medium	mg terbuang pada t	f koreksi	mg terdisolusi	% terdisolusi
	1,00	0,50	26,69	53,39	48,05	0,27	0,00	48,05	71,19
replikasi 1	3,00	0,49	25,98	51,97	46,77	0,26	0,27	47,04	69,69
bobot 375.3 mg	6,00	0,49	25,93	51,86	46,67	0,26	0,53	47,20	69,93
kadar: 67.494 mg	12,00	0,45	23,85	47,70	42,93	0,24	0,79	43,72	64,78
	1,00	0,49	25,98	51,97	46,77	0,26	0,00	46,77	69,30
replikasi 2	3,00	0,51	27,02	54,04	48,64	0,27	0,26	48,90	72,45
bobot 382.2	6,00	0,50	26,64	53,28	47,95	0,27	0,53	48,48	71,83
kadar : 67.494 mg	12,00	0,79	42,54	85,08	76,57	0,43	0,80	77,37	114,63
	1,00	0,52	27,46	54,92	49,43	0,27	0,00	49,43	73,23
replikasi 3	3,00	0,53	28,33	56,67	51,00	0,28	0,27	51,27	75,97
bobot 391.6	6,00	0,49	25,93	51,86	46,67	0,26	0,56	47,23	69,98
kadar :67.494	12,00	0,64	34,13	68,25	61,43	0,34	0,82	62,24	92,22
formula 3	t (jam)	absorban	C ukur	C medium	mg medium	mg terbuang pada t	f koreksi	mg terdisolusi	% terdisolusi
	1,00	0,49	25,87	51,75	46,57	0,26	0,00	46,57	44,28
replikasi 1	3,00	0,51	27,24	54,48	49,03	0,27	0,26	49,29	46,86
bobot 429 mg	6,00	0,54	28,88	57,76	51,98	0,29	0,53	52,51	49,93
kadar:105.181	12,00	0,50	26,64	53,28	47,95	0,27	0,82	48,77	46,37
	1,00	0,47	25,05	50,11	45,10	0,25	0,00	45,10	42,88
replikasi 2	3,00	0,55	29,26	58,52	52,67	0,29	0,25	52,92	50,32
bobot 427 mg	6,00	0,53	28,06	56,12	50,51	0,28	0,54	51,05	48,54
kadar : 105.181	12,00	0,53	28,22	56,45	50,80	0,28	0,82	51,63	49,08
	1,00	0,52	27,62	55,25	49,72	0,28	0,00	49,72	47,27
replikasi 3	3,00	0,55	29,15	58,31	52,48	0,29	0,28	52,75	50,15
bobot 449	6,00	0,57	30,41	60,82	54,74	0,30	0,57	55,31	52,58
kadar :105.181	12,00	0,57	30,36	60,71	54,64	0,30	0,87	55,51	52,78

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Megawaty dengan nama panggilan Mega. Lahir di Kota Palopo pada tanggal 29 Mei 1990. Anak 1 dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri Drs.Hasrul (almarhum) dan Dra. Djarijah (almarhuma). Memulai pendidikan pertama pada tahun 1996 di SDN 80 Lalebbata. Kemudian pada tahun 2003 melanjutkan pendidikan di SMPN 3 Palopo sampai pada tahun 2005 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Palopo. Tahun 2008 kembali melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi.