

**PENGARUH JENIS PENGIKAT TERHADAP SIFAT FISIKA SEDIAAN  
SERBUK MASKER WAJAH DAUN JAMBU BIJI (*Psidium guajava* L)**



1965  
**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi  
Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**


Oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**NURUL HIKMAH NATSIR**  
NIM : 70100108063  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Agustus 2012

Penyusun,

**Nurul Hikmah Natsir**  
NIM. 70100108063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Jenis Pengikat Terhadap Sifat Fisika Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L)” yang disusun oleh Nurul Hikmah Natsir, NIM: 70100108063, mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at, 31 Agustus 2012 yang bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1433 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Makassar, 31 Agustus 2012 M  
13 Syawal 1433 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr.dr.H.Rasjidin Abdullah, MPH., MH. Kes. (.....)

Sekretaris : Haeria, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing I : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)

Pembimbing II : Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt (.....)


Penguji I : Surya Ningsi., S.Si., Apt. (.....)

Penguji II : Drs. Dudung Abdullah, M.Ag (.....)

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, M.PH.,MH.Kes.**  
NIP. 19530119 198110 1 001

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah atas nikmat akal dan pikiran yang diberikan serta limpahan ilmu yang tiada hentinya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini walaupun masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Shalawat dan salam juga tak lupa pula kita hanturkan kepada nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabat.

Skripsi dengan judul “Pengaruh Jenis Pengikat Terhadap Sifat Fisika Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L)” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Jurusan Farmasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tak lepas dari dorongan dan uluran tangan berbagai pihak. Penulis menyadari tentang banyaknya kendala yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun berkat doa’, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala tersebut mampu teratasi dan terkendali dengan baik.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua tercinta, Ayahanda M.Natsir Idris., S.E, dan Ibunda Nursiah R., S.K.M dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya

baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudara ku Muh.Nurwahyudi Natsir, S.T, Nurul Sryadryana Natsir, dan Nurul Sryadryani Natsir, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan doa'nya.

2. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, H.T., M.S. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak DR.Dr.H.Rasyidin Abdullah, MPH.,MH.Kes. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Wakil Dekan I Ibu Fatmawaty M.,S.K.M.,M.Kes, Wakil Dekan II Ibu Dra.Hj.Faridha Yenny Nonci, M.Si.,Apt., Wakil Dekan III Bapak Drs.Wahyuddin G, M.Ag.
4. Ibu Gemy Nastity Handayany, S.Si.,M.Si.,Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus sebagai pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
5. Ibu Haeria, S.Si. selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Ibu Isriany Ismail S.Si., M.Si, Apt. selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
7. Ibu Surya Ningsi, S.Si., Apt. selaku penguji kompetensi yang telah memberikan saran dan arahnya dalam penyempurnaan skripsi.

8. Bapak Drs. Dudung Abdullah, M.Ag. selaku Penguji Agama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis.
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi, hingga saat ini.
10. Teman seperjuangan saya, Dian Rahmi Ramadhani. Terima kasih untuk kesabaran dan dukungan semangat, serta semua bantuan selama ini.
11. Teman-teman angkatan 2008 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua kebersamaan selama ini.
12. Kanda Muh.Rusydi, S.Farm., Apt. selaku Laboran Laboratorium Farmasi Biologi, Kanda Andi Armisman Edy Paturssi, S.Farm., Apt. selaku Laboran Laboratorium Mikrobiologi Farmasi. Serta kakanda angkatan 2005, 2006, 2007, dan adinda angkatan 2009, 2010, 2011 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Besar harapan saya kiranya skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Makassar, Agustus 2012

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	5
C. <i>Maksud dan Tujuan</i> .....	5
D. <i>Manfaat Penelitian</i> .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Kulit</i> .....	7
1. <i>Anatomi Kulit</i> .....	7
2. <i>Fisiologi Kulit</i> .....	11
B. <i>Kosmetik Untuk Kulit</i> .....	13
C. <i>Uraian Jenis Pengikat</i> .....	19
1. <i>Na.CMC</i> .....	19
2. <i>HPMC</i> .....	19
3. <i>Karbopol 940</i> .....	20


D. <i>Uraian Bahan Tambahan</i> .....	21
1. Beras Ketan Hitam.....	21
E. <i>Uji Sifat Fisika</i> .....	21
1. Organoleptis.....	21
2. Ukuran Partikel Granul Sediaan.....	21
3. Laju Alir dan Sudut Istirahat.....	22
4. Kelembaban.....	23
5. Daya Serap Air.....	23
6. Uji pH.....	23
7. Daya Sebar.....	24
8. Daya Lekat.....	24
9. Homogenitas.....	24
F. <i>Uraian Tumbuhan Jambu Biji</i> .....	25
1. Morfologi Jambu Biji.....	25
G. <i>Tinjauan Islam</i> .....	27
1. Hukum Islam Mengenai Kosmetik.....	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. <i>Alat dan Bahan</i> .....	34
B. <i>Metode Kerja</i> .....	34
1. Penyiapan Sampel.....	34
a. Pengambilan Sampel.....	34
b. Penyiapan pati beras ketan hitam.....	35
c. Pengolahan Sampel.....	35
2. Pembuatan Sediaan Serbuk Masker.....	35
a. Racangan Formula.....	35
b. Pembuatan Formula.....	36
3. Pengujian Sifat Fisika Sediaan.....	36
a. Pengujian Terhadap Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (Psidium guajava L)	
1) Pengamatan Organoleptis.....	36

2) Pengujian Ukuran Partikel Granul Sediaan.....	37
3) Laju Alir dan Sudut Istirahat.....	37
4) Kelembaban.....	37
b. Pengujian Sediaan Pasta Hasil Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji ( <i>Psidium guajava</i> L)	
1) Uji Daya Serap Air.....	38
2) Uji pH.....	38
3) Uji Daya Sebar.....	38
4) Pengamatan Daya Lekat.....	39
5) Pengamatan Homogenitas.....	39
4. Pengumpulan dan Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan.....	41
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	50




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Rancangan Formula. ....	35
2. Hasil Pengujian Sediaan.....	40
3. Ukuran Partikel Formula dengan Pengikat Karbopol 940.....	53
4. Ukuran Partikel Formula dengan Pengikat Na.CMC.....	53
5. Ukuran Partikel Pengikat HPMC.....	53
6. Hasil Pengujian Laju Alir Sediaan.....	54
7. Hasil Pengujian Sudut Istirahat.....	57
8. Hasil Pengujian Daya Sebar.....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Kulit.....	12
2. Serbuk Sediaan Masker Wajah.....	66
3. Pengujian Laju Alir dan Sudut Istirahat.....	67
4. Pengujian Daya Serap Air dan Kelembaban.....	68
5. Pengujian pH Sediaan.....	69
6. Pengujian Daya Sebar.....	70
7. Pengujian Daya Lekat.....	71
8. Pengujian Homogenitas.....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pengolahan Sampel Daun Jambu Biji.....	50
2. Pembuatan Sediaan Serbuk Masker.....	51
3. Skema Kerja Uji Fisika Masker Serbuk.....	52
4. Hasil Ukuran Partikel Granul.....	53
5. Hasil Pengujian Laju Alir.....	54
6. Hasil Pengujian Sudut Istirahat.....	57
7. Hasil Pengujian Kelembapan.....	61
8. Hasil Pengujian Daya Sebar.....	62
9. Serbuk Sediaan Masker Wajah.....	66
10. Pengujian Laju Alir dan Sudut Istirahat.....	67
11. Pengujian Daya Serap Air dan Kelembaban.....	68
12. Pengujian pH Sediaan.....	69
13. Pengujian Daya Sebar.....	70
14. Pengujian Daya Lekat.....	71
15. Pengujian Homogenitas.....	72

## ABSTRACT

Author Name : Nurul Hikmah Natsir  
NIM : 70100108063  
Thesis title : Effect Binder Type Of Physical Stocks Facial Mask Powder Guava Leaves (Psidium Guajava L)

---

Has done research on the Effect Binder Type Of Physical Stocks Facial Mask Powder GuavanLeaves (Psidium Guajava L). This study aims to determine the binding agents to physical properties and water absorption powder facial mask preparation of guava leaves (Psidium guajava L) type of the best binding agents to serve formula powder facial mask preparation.. Stability evaluation is done by observation organoleptis physics, particle size of the granule preparations observation, flow rate and angle of rest, humidity, water absorption test, pH test, test dispersive power, adhesion test, and test the homogeneity of the preparations. Dosage formulations of the face mask of guava leaves (Psidium guajava L) using three different types of binding agents is Karbopol 940, Na.CMC, and HPMC with the active ingredient powder of guava leaves and black glutinous rice starch. The results showed that all three types of preparations are green-brown and has a distinctive aromatic odor. Granule particle size of Na.CMC binder is 0.602 mm, Karbopol 940 is 0.722 mm, HPMC is 0.0494 mm. Flow rate of Na.CMC binder is 4.23 g, Karbopol 940 is 4.15 g / s, HPMC is 4.16 g / s. Break the bond angle of Na.CMC is 37.33°, Karbopol 940 is 35.21°, HPMC is 32.75°. Moisture of Na.CMC binder is 10,368 %, Karbopol 940 is 10,079 %, HMPC is 12,736 %. Water absorption of Na.CMC binder is 12.4 ml, Karbopol 940 is 11.5 ml, HPMC is 17.3 ml. The third type of binding has pH 6, the fastener Coverage of Na.CMC is 2.25 mm / g, Karbopol 940 is 2.25 mm / g, HMPC is 1.7 mm / g. Adhesion of Na.CMC binder is 22.34 minutes, Karbopol 940 is 24.13 minutes, HPMC is 27.15 minutes. Homogeneity of the three types of binders are homogeneous. The overall observations showed three types of binding did not affect the physical properties of the three types of binder dosage and good to use as a binder preparation.

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurul Hikmah Natsir  
NIM : 70100108063  
Judul Skripsi : Pengaruh Jenis Pengikat Terhadap Sifat Fisika Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava* L)

---

Telah dilakukan penelitian tentang Pengaruh Jenis Pengikat Terhadap Sifat Fisika Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava* L). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh agen pengikat terhadap sifat fisika sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L) dan jenis agen pengikat terbaik yang dapat dijadikan formula sediaan serbuk masker wajah. Evaluasi kestabilan fisika dilakukan dengan pengamatan organoleptis, pengamatan ukuran partikel granul sediaan, laju alir dan sudut istirahat, kelembaban, uji daya serap air, uji pH, uji daya sebar, uji daya lekat, dan uji homogenitas sediaan. Formulasi sediaan masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L) menggunakan tiga jenis agen pengikat yang berbeda yaitu Karbopol 940, Na.CMC, dan HPMC dengan bahan aktif serbuk daun jambu biji dan menggunakan bahan tambahan pati beras ketan hitam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis sediaan berwarna hijau kecokelatan dan memiliki bau khas aromatis. Ukuran partikel granul pengikat Na.CMC yaitu 0,602 mm, Karbopol 940 yaitu 0,722 mm, HPMC yaitu 0,0494 mm. Laju alir pengikat Na.CMC yaitu 4,23 g/s, Karbopol 940 yaitu 4,15 g/s, HPMC yaitu 4,16 g/s. Sudut istirahat pengikat Na.CMC yaitu 37,33°, Karbopol 940 yaitu 35,21°, HPMC yaitu 32,75°. Kelembaban pengikat Na.CMC yaitu 10,368 %, Karbopol 940 yaitu 10,079 %, HPMC yaitu 12,736 %. Daya serap air pengikat Na.CMC yaitu 12,4 ml, Karbopol 940 yaitu 11,5 ml, HPMC yaitu 17,3 ml. pH ketiga jenis pengikat yaitu 6, Daya sebar pengikat Na.CMC yaitu 2,25 mm/g, Karbopol 940 2,25 mm/g, HPMC yaitu 1,7 mm/g. Daya lekat pengikat Na.CMC yaitu 22,34 menit, Karbopol 940 yaitu 24,13 menit, HPMC yaitu 27,15 menit. Homogenitas ketiga jenis pengikat yaitu homogen. Secara keseluruhan hasil pengamatan menunjukkan ketiga jenis pengikat tidak mempengaruhi sifat fisika sediaan serta ketiga jenis pengikat baik untuk digunakan sebagai pengikat sediaan.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang*

Kulit merupakan selimut yang menutup permukaan tubuh dan mempunyai fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan luar. Selain itu, kulit juga berfungsi sebagai indra peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan infeksi dari luar (Evelyn C.Pearce. 2009:26).

Fungsi perlindungan ini terjadi melalui sejumlah mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus-menerus (keratinisasi dan pelepasan sel-sel yang sudah mati), respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat serta pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet matahari, selain peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan infeksi dari luar, kulit merupakan kelenjar holokrin yang besar (Evelyn C.Pearce. 2009:28).

Kulit yang menderita kelainan seperti kekeringan, penuaan, menderita jerawat, noda-noda hitam, dan lain-lain perlu dirawat secara khusus dengan kosmetik perawatan yang umumnya mengandung bahan-bahan aktif seperti vitamin, nutrisi, serta pelembab terutama pada kulit kering atau kulit normal yang cenderung kering. Ada banyak sediaan yang mampu mengatasi masalah-masalah kulit tersebut seperti, kosmetik pelembap (*moisturizer*), kosmetik

pembersih (*cleanser*), kosmetik pelindung (*sunscreen*), dan kosmetik pengampelas (*peeling*) (S.M.Balsam, S.D.Gershon, M.M.Rieger, 1972:436).

Salah satu kosmetik yang dapat mengatasi kulit kering dan kusam adalah sediaan masker. Karena masker memiliki bahan dasar yang mampu melembabkan kulit wajah sehingga *stratum corneum* pada kulit juga mengalami kelembaban sehingga pada saat sediaan masker dicuci maka *stratum corneum* akan ikut terangkat juga. Penggunaan masker pada wajah memiliki beberapa manfaat. Selain melembutkan kulit, fungsi masker adalah membuka pori-pori yang tersumbat karena kotoran, debu, maupun sisa kosmetik yang tidak bisa hilang karena pembersih biasa, serta membantu mengikis sel kulit mati. Masker juga dapat mengembalikan kelembaban dan kehalusan kulit serta mengencangkan kulit (S.M.Balsam, S.D.Gershon, M.M.Rieger, 1972:438).

Saat ini, banyak bermunculan kosmetik terbuat dari bahan-bahan kimia, dengan bahan tersebut mungkin efek yang dirasakan oleh seseorang akan memuaskan karena lebih cepat, akan tetapi kemungkinan untuk timbulnya efek samping juga akan lebih cepat. Kemungkinan ini seakan tidak dihiraukan oleh konsumen. Oleh karena itu, untuk menghindari efek samping dari yang membahayakan tersebut, sebaiknya kita kembali pada alam (*Back to nature*). Sangat beragam tumbuhan asli Indonesia yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat kosmetik.

Banyak bahan alam yang diketahui dapat digunakan sebagai bahan kosmetik salah satunya bahan yang biasanya digunakan untuk masker wajah

yang kaya akan nutrisi dan vitamin untuk kulit seperti, mentimun, pepaya, alpukat, bengkuang, dan lain-lain. Namun sangat sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa ternyata daun jambu biji juga mampu digunakan sebagai masker. Masyarakat hanya mengetahui daun jambu biji dapat digunakan sebagai antidiare dan antimalaria. Berdasarkan data empiris dari masyarakat, ada yang telah menggunakan daun jambu biji sebagai masker wajah tetapi pengolahannya masih sangat sederhana.

Daun jambu biji mengandung flavanoid dan tannin, dimana Flavanoid berfungsi sebagai antioksidan yang menjerap radikal bebas dan mampu memperbaiki struktur sel sehingga dapat mencerahkan kulit wajah. Sedangkan tanin berfungsi sebagai astringen yang menciutkan dan memperkecil pori-pori kulit sehingga mampu mengencangkan kulit wajah (S.P Parimin, 2005:72).

Umumnya sediaan masker diformulasikan dalam bentuk pasta, akan tetapi bentuk sediaan ini lebih mudah mengalami kontaminasi oleh mikroorganisme karena kandungan airnya yang tinggi dan paparan terhadap lingkungan luar saat penggunaan berulang. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, saat ini banyak produk masker wajah yang ditawarkan dalam bentuk serbuk yang dapat direkonstruksi menjadi pasta dengan penambahan air saat akan digunakan. Sediaan serbuk lebih stabil dalam penggunaannya karena kandungan airnya yang rendah, sehingga mikroorganisme tidak dapat tumbuh. Untuk membuat sediaan serbuk masker dalam bentuk serbuk yang mudah direkonstruksi menjadi pasta, maka perlu dipilih jenis pengikat yang dapat menyatukan seluruh komponen menjadi sediaan yang homogen dengan bentuk

dan ukuran yang seragam sehingga dapat diproduksi dalam skala besar. Disamping itu pengikat harus dapat segera mengembang dan membentuk pasta saat penambahan air.

Diketahui bahwa untuk mengetahui sifat fisika yang baik dalam suatu produk masker dalam hal ini berbentuk pasta maka perlu dilakukan beberapa pengujian misalnya pengujian kestabilan fisik yang meliputi uji organoleptis, uji ukuran partikel granul, laju alir dan sudut istirahat, kelembaban, serta pengujian hasil rekonstruksi sediaan serbuk masker yang meliputi daya serap air, ph, daya sebar, daya lekat, dan homogenitas sediaan (Voigth, R. 1995:574).

Pemilihan jenis pengikat ini didasarkan atas sifat polimer Karbopol 940, HPMC, dan Na.CMC yang memiliki daya adhesi yang relatif kuat pada kulit sehingga akan meningkatkan waktu kontak antara sediaan dengan kulit. Hidroksilpropil metilcellulose (HPMC) termasuk dalam golongan polimer semi sintetik sedangkan carbopol 940 termasuk dalam golongan polimer sintetik (Voigth, R. 1995:233).

HPMC tahan temperatur tinggi, dapat larut didalam air dingin membentuk suatu larutan koloid merekat kuat. Sediaan HPMC yang mengandung air menyediakan stabilitas kekentalan yang baik di suhu ruang walau disimpan dalam jangka waktu yang panjang (Kibbe, Arthur .H. 2000:346).

Karbopol 940 digunakan untuk agen pembentuk gel. Karbopol terdispersi di dalam air membentuk larutan koloidal bersifat asam, sifat merekat rendah. Karbopol 940 bersifat stabil dan higroskopik. Penambahan temperatur berlebihan

dapat mengakibatkan penurunan kekentalan dan mengurangi stabilitas (Kibbe, Arthur .H. 2000:134).

Na.CMC secara luas digunakan untuk sediaan topikal, terutama untuk meningkatkan kekentalan. Pada konsentrasi tinggi, dengan kekentalan yang lebih digunakan untuk sediaan gel dan dapat pula digunakan untuk basis pasta. Viskositas larutan CMC dipengaruhi oleh pH larutan, kisaran pH Na-CMC adalah 5-11 sedangkan pH optimum adalah 5, dan jika pH terlalu rendah ( $< 3$ ), Na-CMC akan mengendap (Kibbe, Arthur .H. 2000:678).

### **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan yang timbul dari uraian di atas adalah :

1. Bagaimanakah pengaruh jenis pengikat terhadap sifat fisika sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava L*) ?
2. Pengikat manakah yang baik digunakan dalam formula sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava L*) ?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memformulasikan sediaan serbuk masker wajah dari daun jambu biji (*Psidium guajava L*) yang memenuhi syarat dari beberapa jenis pengikat.

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pengaruh jenis pengikat terhadap sifat fisika sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava L*).
2. Menentukan jenis pengikat yang baik dalam formula sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava L*).

**D. Manfaat Penelitian**

1. Memanfaatkan daun jambu biji sebagai sediaan kosmetik.
2. Memperkaya jenis sediaan kosmetik berbahan aktif herbal Indonesia.
3. Memperkenalkan manfaat daun jambu biji sebagai sediaan perawatan kulit.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kulit

##### 1. Anatomi Kulit

Luas kulit pada manusia rata-rata  $\pm$  2 meter persegi, dengan berat 10 kg jika dengan lemaknya atau 4 kg jika tanpa lemak. Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu :

1. Epidermis (Kulit Ari), sebagai lapisan yang paling luar.
2. Dermis (Korium, Kutis, Kulit Jangat).

Dibawah dermis terdapat subkutis atau jaringan lemak bawah kulit. (Dwikarya, Maria.2003:18).

Para ahli histologi membagi epidermis dari bagian terluar hingga ke dalam menjadi 5 lapisan, yakni :

1. Lapisan Tanduk (Stratum corneum), sebagai lapisan yang paling atas.
2. Lapisan Jernih (Stratum lucidum), disebut juga “lapisan barrier”.
3. Lapisan Berbutir-butir (Stratum granulosum).
4. Lapisan Malphigi (Stratum spinosum).
5. Lapisan Basal (Stratum germinativum)

##### a. Epidermis (Walters,2002:17)

Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang mempunyai ketebalan sekitar 50  $\mu$ m-1,5 mm, tersusun dari 15-25 sel, umumnya berfungsi sebagai penghalang terpenting dari hilangnya air, elektrolit,

dan atau nutrien tubuh, serta menahan masuknya senyawa asing dari luar.

Lapisan Epidermis ini terdiri atas stratum korneum, stratum lusidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basalis. Stratum korneum (lapisan tanduk) adalah lapisan kulit yang paling luar dan terdiri atas beberapa lapisan sel gepeng yang mati, tidak berinti dan protoplasmanya sudah berubah menjadi keratin (zat tanduk).

Ketebalan epidermis berbeda-beda pada berbagai bagian tubuh, yang paling tebal berukuran 1 milimeter, misalnya pada telapak kaki dan telapak tangan, dan lapisan yang tipis berukuran 0,1 milimeter terdapat pada kelopak mata, pipi, dahi, dan perut. Sel-sel epidermis ini disebut keratinosit (Novita, Windya.2009:87).

**1. Lapisan Tanduk (*Stratum corneum*)** terdiri atas beberapa lapisan sel yang pipih, mati, tidak memiliki inti, tidak mengalami proses metabolisme, tidak berwarna, dan sangat sedikit mengandung air. Lapisan ini sebagian besar terdiri atas keratin, jenis protein yang larut dalam air, dan sangat resisten terhadap bahan-bahan kimia. Hal ini berkaitan dengan fungsi kulit untuk memproteksi tubuh dari pengaruh luar. Secara alami, sel-sel yang sudah mati di permukaan kulit akan melepas diri untuk berregenerasi. Permukaan stratum corneum dilapisi oleh suatu lapisan pelindung

lembab tipis yang bersifat asam, disebut Mantel Asam kulit (Dwikarya, Maria. 2003:22).

**2. Lapisan Jernih (*Stratum lucidum*)** Stratum lucidum terdapat langsung di bawah stratum korneum, merupakan lapisan sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang telah berubah menjadi protein eleidin. Lapisan ini terdapat jelas ditelapak tangan dan kaki. Ketebalannya berkisar 1%-10% dari total lapisan kulit. Lapisan ini sangat kering mengandung  $\leq 15\%$  air dan terdiri dari beberapa lusin sel-sel mati berbentuk gepeng yang tersusun tumpang tindih yang disebut korneosit, mengandung sekitar 65% keratin yaitu suatu protein yang dihasilkan selama proses diferensiasi. Sel-sel stratum korneum saling berdempet satu dengan yang lain dan bagian ini merupakan penghalang yang paling penting dari kulit terhadap masuknya benda-benda asing. Umumnya stratum korneum mempunyai ketebalan antara 10-20  $\mu\text{m}$ . Stratum korneum ini mempunyai peran penting dalam mengontrol absorpsi percutan molekul-molekul obat (Grassi, Mario, et.al. 2007:84).

**3. Lapisan Berbutir-butir (*stratum granulosum*)** merupakan 2 atau 3 lapisan sel gepeng dengan sitoplasma berbutir kasar dan terdapat inti sel diantaranya. Butir-butir kasar ini terdiri atas keratohialin. Mukosa biasanya tidak mempunyai lapisan ini (Grassi, Mario, et.al. 2007:84).

**4. Lapisan Malphigi (*stratum spinosum* atau *malphigi layer*)**

memiliki sel yang berbentuk kubus dan seperti berduri. Intinya besar dan oval. Setiap sel berisi filamen-filamen kecil yang terdiri atas serabut protein. Cairan limfe masih ditemukan mengitari sel-sel dalam lapisan malphigi ini (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007:538).

**5. Lapisan Basal (*stratum germinativum* atau *membran basalis*)**

adalah lapisan terbawah epidermis. Di dalam *stratum germinativum* juga terdapat sel-sel melanosit, yaitu sel-sel yang tidak mengalami keratinisasi dan fungsinya hanya membentuk pigmen melanin dendrit-dendritnya (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007:538).

**b. Dermis**

Berbeda dengan epidermis yang tersusun oleh sel-sel dalam berbagai bentuk dan keadaan, dermis terutama terdiri dari bahan dasar serabut kolagen dan elastin, yang berada di dalam substansi dasar yang bersifat koloid dan terbuat dari gelatin mukopolisakarida. Serabut kolagen dapat mencapai 72 persen dari keseluruhan berat kulit manusia bebas lemak.

Di dalam dermis terdapat adneksa-adneksa kulit seperti folikel rambut, papila rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebacea, otot penegak rambut, ujung pembuluh darah dan ujung saraf, juga sebagian serabut lemak yang terdapat pada lapisan lemak bawah kulit

(subkutis/hipodermis) (Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah,2007:540).

## 2. Fisiologi Kulit

### a. Fungsi Proteksi

Kulit merupakan bagian luar tubuh yang menutupi organ-organ tubuh manusia. Berdasarkan lokasinya, ketebalan kulit berbeda-beda, sesuai dengan fungsinya. Misalnya, kulit telapak kaki merupakan kulit yang tebal, sedangkan kulit bibir, dada, dan paha kulit tampak lebih tipis. Kadang-kadang dibagian kulit yang tipis, secara transparan, tampak pembuluh darah (Walters, KA. 2002:22).

Telapak kaki berfungsi menahan tubuh. Karenanya harus memiliki selaput tanduk yang tebal. Kulit bagian punggung lebih tebal dibandingkan dengan kulit dada. Kulit tangan yang sering terpapar sabun, minyak, dan sebagainya juga mengalami penebalan (Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, 2007:11).

Fungsi Proteksi terjadi karena beberapa hal (Walters, KA. 2002:19).

1. Kehadiran selaput tanduk yang bersifat *waterproof* atau kedap air, sehingga manusia tidak menggelembung ketika berenang.
2. Keasaman (pH) kulit akibat keringat dan lemak kulit (sebum) menahan dan menekan bakteri dan jamur yang berkeliaran di sekitar kulit.

3. Jaringan kolagen dan jaringan lemak menahan atau melindungi organ tubuh dari benturan.

#### **b. Fungsi Absorpsi (penyerapan)**


Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan dan benda padat, tetapi cairan yang mudah menguap lebih mudah diserap, begitupun yang larut lemak (Evelyn C, Pearce.2009:292).

#### **c. Fungsi Ekskresi**

Fungsi ekskresi terjadi karena adanya kelenjar keringat. Racun dan sisa-sisa metabolisme di dalam tubuh bisa dibuang melalui banyak cara, seperti melalui urine (air seni), feses (tinja), empedu, dan keringat (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah.2007:13).

#### **d. Fungsi Pengatur Tubuh**

Kulit melakukan peranan ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan (otot berkontraksi) pembuluh darah kulit (Evelyn C, Pearce.2009:292).



Gambar 1. Struktur Kulit (Anonim:2012)

## B. Kosmetik Untuk Kulit

Pada kulit manusia dan adneksanya sering ditemukan kelainan, misalnya kulit menua, jerawat, noda-noda hitam (hiperpigmentasi), ketombe (*dandruff*), seborrhea, rambut rontok, dan sebagainya yang tidak dapat disembuhkan oleh kosmetik biasa, karena tidak mengandung bahan aktif atau obat tetapi terlalu ringan untuk disembuhkan sepenuhnya lewat pengobatan. Jerawat misalnya, tidak akan sembuh jika hanya memakai kosmetik biasa, namun para wanita enggan menggunakan obat jerawat tanpa memakai kosmetik, terutama ketika akan keluar rumah. Mereka menginginkan obat jerawat yang merangkap sebagai kosmetik, atau kosmetik yang mengandung obat jerawat. Oleh karena itu, keberadaan kosmetik yang sekaligus yang dapat mengobati kelainan pada kulit tersebut diperlukan (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007:43).

Ada beberapa penggolongan kosmetik yaitu :

- 1) Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI, kosmetik di bagi dalam beberapa kelompok yaitu, preparat untuk bayi, preparat untuk mandi, preparat untuk mata, preparat wangi-wangian, preparat untuk rambut, preparat *make-up*, preparat untuk kebersihan mulut, preparat untuk kebersihan badan, preparat kuku, dan preparat perawatan kulit (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007:43).
- 2) Menurut sifat dan cara pembuatan, yaitu kosmetik modern yang diramu dari bahan kimia dan diolah secara modern, dan kosmetik tradisional. Kosmetik tradisional terbagi lagi menjadi tiga kelompok yakni ; betul-

betul tradisional seperti mangir ; semi tradisional yang diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.

3) Penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit :

- a. Kosmetik perawatan kulit (*skin-care cosmetics*). Jenis ini perlu untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Yaitu, kosmetik pelembap (*moisturizer*) misalnya *moisturizing cream ; night cream*, kosmetik pembersih (*cleanser*) misalnya sabun ; *cleansing cream ; cleansing milk* ; penyegar kulit, kosmetik pelindung misalnya *sunscreen cream ; foundation* , dan kosmetik pengampelas (*peeling*) seperti scrub cream, dan masker (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007:44).
- b. Kosmetik riasan (dekoratif). Jenis ini diperlukan untuk merias dan menutupi cacat pada kulit sehingga menghasilkan penampilan yang lebih menarik serta menimbulkan efek psikologis yang baik seperti percaya diri. Dalam kosmetik riasan, peran zat pewarna dan zat pengawet sangat besar (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007:44).

Secara garis besar, kosmetik pengobatan (*cosmetics*) yang dapat mengatasi kelainan kulit dan adneksanya adalah (Tranggono, Retno Iswari, Fatma Latifah. 2007:45). :

1. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi penuaan kulit, terutama penuaan kulit yang belum waktunya atau penuaan dini (*premature aging*).

2. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit, terutama jerawat dan noda-noda hitam (*hiperpigmentasi*).
3. Kosmetik pengobatan untuk mengatasi kelainan kulit kepala dan akar rambut misalnya ketombe (*dandruff*), kulit kepala berminyak (*seborrhea*), dan kerontokan yang abnormal.

Bahan-bahan aktif yang sering digunakan dalam kosmetik pengobatan adalah (S.M.Balsam, S.D.Gershon, M.M.Rieger, 1972:356) :

a. Vitamin

Banyak penelitian telah dilakukan untuk mengetahui kegunaan vitamin dalam dunia kosmetik terutama untuk mengatasi kerusakan kulit. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa jenis vitamin, yang diberikan secara oral maupun topikal dapat bermanfaat untuk mengurangi kerusakan kulit. Vitamin A, B, C, D, dan E jika digunakan secara topikal akan memberikan manfaat yang tak kalah hebatnya dengan suplemen untuk mengobati penyakit dan kelainan kulit tertentu.

b. Enzim-enzim

Enzim berfungsi sebagai katalisator biokimia yang mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam sel-sel makhluk hidup. Umumnya enzim berupa protein atau kombinasi fragmen protein dengan suatu kelompok prostetik non-protein. Enzim berperan dalam menentukan efektivitas bahan kompleks (misalnya ekstrak plasenta), tetapi masih jarang digunakan secara murni di dalam kosmetik.

c. Protein, Pepton, Peptida, dan Asam Amino

Molekul- molekul protein yang besar (misalnya casein) tidak bisa diserap oleh kulit. Protein-protein dapat digunakan sebagai bahan pembuat lapisan film di atas kulit (misalnya Casein di dalam krim pelindung kulit), bahan pengental larutan (misalnya gelatin) untuk masker wajah dan penyamar keriput, atau pembawa bahan aktif dalam sediaan bubuk, tetapi tidak dapat digunakan sebagai bahan aktif biologis.

Asam amino dapat diserap oleh kulit, meskipun umumnya dimasukkan kedalam tubuh secara oral lewat protein hewani dan protein nabati.

d. Bahan Kompleks yang Mengandung Bahan Aktif

Bahan kompleks yang digunakan dalam kosmetik adalah senyawa yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang secara kimiawi tidak seragam.

1) Minyak kaya vitamin

Misalnya cod-liver oil, avocado oil, wheat germ.

2) Plasenta dan ekstrak organ hewan lainnya

Penggunaan plasenta sebagai stimulan biologis konon sudah dikenal di Cina pada abad ke-3. Di dalam industri kosmetik, plasenta dan ekstrak organ lainnya mulai digunakan sejak semua itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk yang stabil tanpa kehilangan efektivitasnya.

3) Ekstrak tunas tumbuh-tumbuhan

Bahan kompleks kelompok ini telah dipelajari oleh ahli kimia kosmetik, khususnya di Italia.

4) Sari buah dan sayuran yang dikondensasi

Sari buah dan sayuran, baik dalam bentuk murni atau dicampurkan dalam krim, susu, atau *face mask*, memiliki efek yang menguntungkan kulit berkat kandungan vitamin, hormon tanaman, faktor-faktor pertumbuhan, dan sifatnya sebagai emolient. Namun yang agak sulit adalah pengawetannya.

5) Royal Jelly

Komposisi zat-zat di dalam royal jelly telah cukup diketahui, antara lain berupa vitamin, khususnya kelompok vitamin B yang mengandung panthotenic acid dalam jumlah yang dominan, acetylcholine, dan hormon seksual lebah yang belum diketahui (Retno Iswari Tranggono, Fatma Latifah, 2007:48).

Kosmetik masker merupakan salah satu kosmetik perawatan (skin-care) yang mampu mencegah kekeringan kulit serta mampu melembabkan kulit. Kosmetik masker adalah sediaan yang digunakan secara topikal, utamanya untuk daerah wajah, dengan maksud mencapai sensasi mengencangkan dan efek pembersih pada area yang diberi produk (M.S.Balsam dkk: 1972:307).

Memberi masker pada wajah memiliki banyak manfaat, diantaranya menyegarkan, memperbaiki, dan mengencangkan kulit wajah,

melancarkan peredaran darah, merangsang kembali kegiatan sel-sel kulit, mengangkat sel kulit mati, melembutkan kulit, juga memberi asupan nutrisi bagi kulit (Novita,2009:33).

Sediaan masker wajah biasanya dibuat menggunakan berbagai macam kolid. Berikut ini ada beberapa jenis-jenis koloid (S.M.Balsam, S.D.Gershon, M.M.Rieger,1972:312) :

1. Koloid Lipofilik (suka-pelarut), bahan-bahan tersebut membentuk dispersi koloid atau sol dengan relatif mudah. Jadi, sol koloidal lipofilik biasanya hanya diperoleh dengan melarutkan bahan dalam pelarut yang digunakan. Sebagai contoh, disolusi gom atau gelatin dalam air atau seluloid dalam amil asetat akan membentuk suatu sol. Kebanyakan koloida liofilik adalah molekul organik misalnya, gelatin, gom, insulin, albumin, karet, dan polistiren.
2. Koloida Liofobik (benci-pelarut), umumnya tersusun dari partikel-partikel anorganik yang terdispersi dalam air. Contoh bahan-bahan tersebut adalah emas, perak, belerang, arsen, sulfide, dan perak iodida..
3. Koloid Gabungan, atau koloid gabungan atau koloid amfilik merupakan golongan ketiga dari penggolongan koloid. Contoh koloid gabungan yaitu Natrium laurilsulfat, Setil trimetilamonium bromida, Polioksietilen lauril eter dan lain-lain.

Banyak polimer alam dan sintesis yang digunakan dalam pengerjaan farmasetis kontemporer. Protein merupakan koloid alam yang penting dan terdapat dalam tubuh sebagai komponen otot, tulang, dan kulit.

Protein plasma berperan untuk ikatan-ikatan molekul obat tertentu yang akan mempengaruhi aktivitas farmakologi dari obat tersebut. Makromolekul tumbuhan seperti amilum dan selulosa digunakan sebagai bahan pembantu farmasetik, mampu berada dalam keadaan koloid (Alred Martin dkk, 1983).

### **C. Uraian Jenis Pengikat**

#### **1. Na.CMC (Kibbe,2000:87).**

Natrium Carboximethylcellulosa (NaCMC) merupakan jenis pengikat golongan Selulosa, umumnya digunakan pada sediaan oral dan topikal sebagai peningkat viskositas. NaCMC juga dapat digunakan sebagai bahan pengikat tablet dan penstabil emulsi. Konsentrasi tertinggi biasanya 3-6 % digunakan sebagai pembawa pasta dan gel. Pemerian: serbuk atau granul, putih sampai krem, higroskopik. Kelarutan: mudah terdispersi dalam air membentuk larutan koloidal, tidak larut dalam etanol, dalam eter dan dalam pelarut organik lain.

#### **2. HPMC (Raymond C Rowe,2000:334).**

HPMC merupakan turunan dari metilselulosa yang memiliki ciri-ciri serbuk atau butiran putih, tidak memiliki bau dan rasa. Sangat sukar larut dalam eter, etanol atau aseton. Dapat mudah larut dalam air panas dan akan segera menggumpal dan membentuk koloid. Mampu menjaga penguapan air sehingga secara luas banyak digunakan dalam aplikasi produk kosmetik dan aplikasi lainnya.

HPMC digunakan sebagai agen pengemulsi, agen pensuspensi, dan sebagai agen penstabil pada sediaan topikal seperti gel dan salep. Sebagai koloid pelindung yaitu dapat mencegah tetesan air dan partikel dari penggabungan atau aglomerasi, sehingga menghambat pembentukan sedimen.

### 3. Karbopol (Kibbe,2000:79).

Karbopol merupakan kelompok acrilic polimer crosslinked dengan polialkenil ether. Nama lain karbopol adalah *Acritamer, acrylic acid polymer, carbopol, carboxyvinyl polymer, carboxy polymethylene, polyacrylic acid*. Karbopol digunakan dalam bentuk cairan atau setengah padat pada sediaan farmasi sebagai bahan pensuspensi atau bahan peningkat viskositas. Digunakan pada formulasi krim, gel dan salep mata untuk digunakan pada sediaan ophthalmic, rectal, dan sediaan topikal lain.

Pemerriannya serbuk putih, higroskopik, bersifat asam dan berbau khas. Dapat larut dalam air, etanol (95%) dan gliserin. Karbopol digunakan sebagai bahan pengemulsi pada konsentrasi 0,1 - 0,5 %; pembawa gel pada konsentrasi 0,5 - 2,0 %; bahan pensuspensi pada konsentrasi 0,5 - 1,0 %; pengikat tablet 5,0 - 10,0 %. Fungsinya adalah sebagai bahan pembawa gel.

#### **D. Uraian Bahan Tambahan**

##### **1. Beras Ketan Hitam (Anonim,2012)**

Beras hitam memiliki kadar antioksidan berupa antosianin (*anthocyanin*) yang larut dalam air, kandungan senyawa-senyawa antioksidan yang berfungsi melindungi sel-sel tubuh dengan mampu mengikat radikal bebas.

#### **E. Uji Sifat Fisika**

##### **1. Organoleptis**

Pengujian organoleptik yang tercantum dalam farmakope dilakukan terhadap warna, bau dan rasa. Sejak mula, simplisia awal sesuai dengan asal tumbuh, waktu panen, cara pengeringan, penyimpanan dan sebagainya, menunjukkan sifat yang berfluktuasi, sehingga menyebabkan perbedaan sifat organoleptik sediaannya (Rudolf Voigt,1971:576).

##### **2. Ukuran Partikel Granul Sediaan**

Penentuan distribusi ukuran partikel dilakukan untuk mengetahui distribusi ukuran granul yang dihasilkan dari proses granulasi. Distribusi ukuran partikel ditentukan dengan mengayak granul dengan ayakan ukuran tertentu (Rudolf Voigt,1971:578).

### 3. Laju Alir dan Sudut Istirahat

Waktu alir ditentukan dengan menggunakan stopwatch, dihitung pada saat serbuk mengalir hingga berhenti mengalir. Kecepatan alir dihitung dengan rumus :

$$\text{Kecepatan alir} = \frac{\text{Bobot Serbuk Sampel (gram)}}{\text{Waktu Alir (s)}}$$

Waktu alir merupakan waktu yang digunakan untuk mengalir dari sejumlah granul atau serbuk pada alat yang dipakai. Mudah tidaknya granul mengalir dipengaruhi oleh bentuk granul, sifat permukaan granul, density, dan kelembaban granul. Untuk 100 g granul atau serbuk waktu alir tidak lebih dari 10 detik (Fassihi dan Kanfer,1986:329).

Sudut diam (*angle of repose*) adalah sudut yang terbentuk setelah sejumlah serbuk/granul mengalir dan tertahan pada bidang datar sehingga membentuk kerucut. Kecepatan alir diperoleh dari waktu dalam detik yang diperlukan sejumlah tertentu granul untuk mengalir melewati corong. Sudut istirahat diperoleh dengan mengukur tinggi dan diameter tumpukan granul yang terbentuk.

$$\text{tg } \theta = \frac{2h}{D}$$

Keterangan :

$\theta$  = sudut istirahat

h = tinggi tumpukan

d = diameter tumpukan granul

Waktu alir dipersyaratkan dengan sudut diam tidak lebih dari 30 derajat.  
(Aulton, 1988; Liebermann & Lachman, 1986:78).

#### 4. Kelembaban

Pengukuran kandungan air yang berada dalam bahan ataupun sediaan yang dilakukan dengan cara yang tepat diantaranya cara titrasi, destilasi atau gravimetri yang bertujuan memberikan batasan minimal atau rentang tentang besarnya kandungan air dalam bahan (Dash,2000).

$$\frac{\text{Berat basah} - \text{Berat kering}}{\text{Bobot basah}} \times 100 \%$$

Kelembaban yang baik tidak lebih dari 15 %.

#### 5. Uji Daya Serap Air

Daya menyerap air, diukur sebagai bilangan air, yang digunakan untuk mengkarakterisasi basis absorpsi. Air dapat berpenetrasi ke dalam pori-pori granul karena adanya aksi kapiler (disebut *wicking*). Evaluasi kuantitatif dari jumlah air yang diserap dilakukan melalui perbedaan bobot penimbangan (sistem mengandung air-sistem bebas air) atau dengan metode penentuan kandungan air yang akan diuraikan nanti (Lerk dan Doornbos.1987:178).

#### 6. Uji pH

Digunakan untuk mengetahui pH masker apakah sesuai dengan pH kulit yaitu antara 5 - 6,5 (Rudolf Voigt,1971:80).

## 7. Daya Sebar

Penyebaran diartikan sebagai kemampuan penyebarannya pada kulit. Penentuannya dilakukan dengan *Extensometer*. Sebuah sampel dengan volume tertentu diletakkan dipusat antara dua lempeng gelas, dimana lempeng sebelah atas dalam interval waktu tertentu dibebani dengan meletakkan anak timbangan di atasnya. Permukaan penyebaran yang dihasilkan dengan meningkatnya beban, merupakan karakteristik daya sebarannya. Informasi detail akan diperoleh, jika beban (g) terhadap penyebaran ( $\text{mm}^2$ ) di gambarkan secara grafik dalam sebuah sistem koordinat (Rudolf Voigt, 1971:382).

## 8. Daya Lekat

Pengujian terhadap daya lekat ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sediaan melekat pada kulit. Pengujian daya lekat dilakukan dengan meletakkan sediaan pada lempeng kaca kemudian diamati waktu lekat sediaan hingga lempeng terlepas dari sediaan (Anonim, 2012).

Daya lekat yang baik adalah 5-7 detik (SNI, 1996).

## 9. Homogenitas

Pengujian homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah pada saat proses pembuatan pasta bahan aktif obat dengan bahan dasarnya dan bahan tambahan lain yang diperlukan tercampur secara homogen. Persyaratannya harus homogen, sehingga pasta yang dihasilkan mengandung bahan-bahan yang terdistribusi merata saat penggunaan pada kulit (Anonim, 2012).

## F. *Uraian Tumbuhan Jambu Biji*

Jambu biji (*Psidium guajava* L) bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini pertama kali ditemukan di Amerika Tengah oleh Nikolai Ivanovich Vavilov saat melakukan ekspedisi ke beberapa negara di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Selatan, dan Uni Soviet antara tahun 1887-1942 (S.P Parimin,2005:77).

### 1. *Morfologi Jambu Biji*

Nama ilmiah jambu biji adalah *Psidium guajava*. L. *Psidium* berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*psidium*” yang berarti delima. Sementara “*guajava*” berasal dari nama yang diberikan oleh orang Spanyol. Nama daerah galiman; masiambu; jambu klutuk; bayawas; luhu; kayawase; dambu. Adapun taksonomi tanaman jambu biji diklasifikasikan sebagai berikut.

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Myrtalase

Family : Myrtaceae

Genus : *Psidium*

Spesies : *Psidium guajava* L

Jambu biji merupakan tanaman perdu bercabang banyak. Tingginya dapat mencapai 3-10 m. umumnya umur tanaman

jambu biji hingga sekitar 30-40 tahun. Tanaman yang berasal dari biji relative berumur lebih panjang dibandingkan hasil cangkokan atau okulasi. Namun, tanaman yang berasal dari okulasi memiliki postur lebih pendek (*dwarfing*) dan bercabang lebih banyak sehingga memudahkan perawatan tanaman. Tanaman ini sudah mampu berbuah saat berumur sekitar 2-3 bulan meskipun ditanam dari biji (S.P Parimin, 2005:77).

Batang jambu biji memiliki ciri khusus, di antaranya berkayu keras, liat, tidak mudah patah, kuat, dan padat. Kulit kayu tanaman jambu biji halus dan mudah terkelupas. Pada fase tertentu, tanaman mengalami pergantian atau peremajaan kulit. Batang dan cabang-cabangnya mempunyai kulit berwarna coklat atau coklat keabu-abuan.

Daun jambu biji berbentuk bulat panjang, bulat langsing, atau bulat oval dengan ujung tumpul atau lancip. Warna daunnya beragam seperti hijau tua, hijau muda, merah tua, dan hijau berbelang kuning. Permukaan daun ada yang halus mengkilap dan halus biasa (S.P Parimin, 2005:78).

Buah jambu biji berbentuk bulat atau lonjong dengan kulit buah berwarna hijau saat muda dan berubah kuning muda mengkilap setelah matang.

## G. Tinjauan Islam

### 1. Hukum Islam Mengenai Kosmetik

Bagi kaum perempuan istilah kosmetika sudah sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kosmetika dalam Bahasa Arab modern diistilahkan dengan *alat tajmiil*, sarana untuk mempercantik diri. Sedangkan asal mula kosmetika adalah berasal dari Bahasa Inggris *cosmetic* yang artinya alat kecantikan wanita (Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman.2008:89).

Dalam mempercantik diri atau berhias, Islam menetapkan beberapa aturan. Secara umum, terdapat larangan dalam berhias yang menyerupai berhiasnya orang jahiliyah yang terkandung dalam Q.S Al-Ahzab (33) : 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

Terjemahnya :

“...Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu...”

Dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan *humrah* sebagai salah satu perhiasan wajah perempuan, “*humrah* adalah campuran wewangian yang digunakan perempuan untuk mengolesi wajahnya, agar indah warnanya.” Selain itu seorang pengantin perempuan pada zaman Rasulullah SAW. biasa berhias dengan *shufrah* yaitu wewangian berwarna kuning. Diperbolehkan pula menggunakan celak, memakai

celak, wewangian dan pakaian bercelup (wewangian) dalam kondisi normal. Sedangkan pada masa berkabung (*ihdad*) tidak dibolehkan.

Dalam berhias ada sepuluh hal yang disunnahkan yaitu: mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela (mencuci) jari-jemari, memanjangkan jenggot, siwak, *instinsyaq* (memasukkan air ke hidung), mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, istinja dan berkumur.

Dalam berhias juga terdapat larangan atau hal yang diharamkan untuk dilakukan. Adapun larangan tersebut antara lain: membuat tato dan merenggangkan gigi.

Dari beberapa hal dalam berhias yang diharamkan tersebut kesemuanya menunjukkan upaya merubah ciptaan Allah, sehingga untuk berhias yang tidak disebutkan di atas tetapi juga mengubah ciptaan Allah, hukumnya haram. Seperti halnya operasi plastik untuk kecantikan.

Sesungguhnya cara berhias sangatlah banyak dan beragam. Hendaknya seorang muslimah berhati-hati dalam memilih cara berhias, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak boleh menyerupai laki-laki.
- b. Tidak boleh menyerupai orang kafir.
- c. Tidak boleh berbentuk permanen sehingga tidak hilang seumur hidup misalnya tatto dan tidak mengubah ciptaan Allah misalnya operasi

plastik. Hal ini disebabkan termasuk hasutan setan sebagaimana yang terkandung dalam Q.S An Nisa (4) : 119 :

وَلَا تُؤْمِرُهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Terjemahnya :

“Dan akan aku suruh mereka merubah ciptaan Allah dan mereka pun benar-benar melakukannya.”.

- d. Tidak berbahaya bagi tubuh.
- e. Tidak menghalangi air untuk bersuci ke kulit atau rambut.
- f. Tidak mengandung pemborosan atau membuang-buang uang.
- g. Tidak membuang-buang waktu sehingga kewajiban lain terlalaikan.
- h. Penggunaannya jangan sampai membuat wanita sombong, takabur, membanggakan diri dan tinggi hati di hadapan orang lain (Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 1993).

Jauhilah berhias yang dilarang oleh syari'at. Sungguh wanita yang keluar rumah dengan penampilan yang berlebihan sebenarnya dia melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Sedangkan wanita yang menghiasi jiwanya dengan kesantunan dan berhias sesuai tuntunan Islam adalah wanita yang menempatkan dirinya pada tempat yang mulia.

Diketahui bahwa banyak wanita yang berdandan secara berlebihan dan bepergian keluar rumah tanpa mengenal batas waktu dengan mengatasnamakan 'Inilah rupa kemajuan dan modernitas'.

Sesungguhnya kemajuan dan modernitas bukanlah dengan menentang perintah dan larangan Allah. Ketahuilah Allah Maha Tahu

apa yang baik dan buruk untuk hambaNya. Mengikuti kemajuan adalah mengambil hal-hal bermanfaat yang dapat memajukan umat dan membantu kita untuk hidup lebih baik. Dan kita harus memandangnya dari kaca mata kebenaran. Kita mengambil hal-hal yang sesuai tuntunan Islam dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan Islam (Anonim : 2008).

Pada penelitian kali ini peneliti membuat sediaan kosmetik masker wajah yang dibuat dari daun jambu biji. Sebagai mana diketahui kandungan jambu biji bermanfaat untuk kulit wajah dan pat mencegah kerusakan kulit wajah akibat sel-sel kulit mati.

Dipahami oleh sebagian ulama bahwa Allah menumbuh kembangkan di bumi ini aneka ragam tanaman untuk kelangsungan hidup dan menetapkan bagi sebagian tanaman itu masa pertumbuhan dan penuaian tertentu. Sesuai dengan kuantitas dan kebutuhan makhluk hidup. Demikian juga, Allah swt. Menentukan bentuknya sesuai dengan penciptaan dan habitat alamnya (Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman. 2008).

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Thaahaa (20) : 53 :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ  
السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya :

“Yang Telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang Telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa banyak jenis tumbuhan yang mampu tumbuh di bumi ini dengan adanya air hujan, banyak jenis tumbuhan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, ada tumbuhan yang tergolong kedalam tumbuhan tingkat rendah yaitu tumbuhan yang tidak jelas bagian akar, batang dan daunnya. Golongan selanjutnya lebih mengalami perkembangan adalah tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang bisa dibedakan secara jelas bagian daun, batang dan akarnya. Diantara tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yaitu Daun Jambu Biji. Daun jambu biji memiliki banyak manfaat diantaranya untuk diare, malaria, serta dapat pula dijadikan sebagai bahan untuk kosmetik.

Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat adalah bagian daun, batang, akar, rimpang, bunga, buah dan bijinya, tercantum dalam Q.S. Asy-Syu'araa (26) :7 :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya :

“Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?.”

Tumbuhan yang baik dalam hal ini adalah tumbuhan yang bermanfaat bagi makhluk hidup, termasuk tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pengobatan. Tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya dapat digunakan sebagai obat berbagai penyakit, dan ini merupakan anugrah Allah swt yang harus dipelajari dan dimanfaatkan.

Sebagian orang menganggap bahwa agama tidak memiliki kepedulian terhadap kesehatan umat manusia. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa agama hanya memperhatikan aspek-aspek rohaniyah dan tidak memperhatikan aspek-aspek jasmaniyah. Agama hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat ukhrawi, dan lalai terhadap segala sesuatu yang bersifat duniawi. Anggapan seperti ini tidak di benarkan dalam ajaran agama islam. Sebab pada kenyataannya islam merupakan agama yang memperhatikan dua sisi kebaikan yaitu kebaikan dunia dan ukhrawi. Jadi dalam hal ini islam sebenarnya sangat memperhatikan yang namanya kesehatan. Seperti yang terdapat dalam Q.S An-Nahl (16)


: 11 :

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkkan.”

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah swt telah menyiapkan tanaman dan beraneka ciptaan-Nya untuk kita manusia dan mengembangkannya bagi orang-orang yang berilmu hingga dapat diambil manfaatnya seperti dalam ilmu pengobatan yang berasal dari alam, baik itu berasal dari tumbuhan maupun yang berasal dari hewan.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Alat dan Bahan*

##### 1. Alat

Alat-alat gelas (*Pyrex*), anak timbangan (*TL*), ayakan mesh, blender (*Viaris*), corong kaca (*Pyrex*), jangka sorong, lempeng kaca, neraca analitik (*Kem*), objek gelas, oven (*Memmert*), statif dan klem, *water bath* (*Memmert*).

##### 2. Bahan

Air suling, daun jambu biji (*Psidium guajava* L), HPMC, Na.CMC, beras ketan hitam, Karbopol 940.

#### B. *Metode Kerja*

##### 1. Penyiapan sampel

###### a. Pengambilan sampel

Sampel daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L) diperoleh di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sekitar jam 09.00 sampai 11.00 dengan cara mengambil daun kelima dari pucuk tanaman hingga pangkal. Daun yang diambil adalah daun yang tidak kering, rusak atau berjamur.

b. Penyiapan pati beras ketan hitam

Beras kitan hitam dicuci bersih kemudian di tiriskan.

Setelah kering pati beras ketan hitam kemudian dihaluskan.

c. Pengolahan sampel

Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L) yang telah diambil, dicuci hingga bersih dengan air mengalir dan dikeringkan dalam lemari pengering pada suhu 40° C, Kemudian dirajang kecil dan diblender hingga diperoleh serbuk simplisia. Setelah serbuk halus kemudian diayak dengan pengayak Mess 100.

2. Pembuatan Sediaan Serbuk Masker

a. Rancangan Formula

Tabel 1. Rancangan formula sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L).

No	Bahan	Kegunaan	Formula I (%)	Formula II (%)	Formula III (%)
1.	Serbuk daun Jambu Biji	Zat aktif	66,7	66,7	66,7
2.	Pati Beras Ketan Hitam	Pembentuk massa	16,6	16,6	16,6
3.	HPMC	Pengikat	16,6	-	-
4.	Na.CMC	Pengikat	-	16,6	-

5.	Karbopol 940	Pengikat	-	-	16,6
6.	Air suling	Pembasah	q.s	q.s	q.s

b. Pembuatan Formula

Pembuatan serbuk masker dilakukan dengan metode granulasi basah dengan cara ditimbang semua bahan. Dibuat mucilago Na.CMC dengan mengembangkannya dalam air panas. Pati beras ketan hitam dan serbuk daun jambu biji dicampur hingga homogen, kemudian ditambahkan mucilago, massa dikepal, kemudian diayak dengan ayakan mesh 12. Granulat basah dikeringkan dalam oven suhu 60°C hingga kadar airnya kurang dari 10%. Granul kemudian dihaluskan dan diayak kembali dengan ayakan mess 100. Diulangi dengan cara yang sama pada pengikat HPMC, dan Karbopol 940.

3. Pengujian Sifat Fisika Sediaan

a. Pengujian Terhadap Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L)

1) Pengamatan Organoleptis

Analisis organoleptis dilakukan dengan mengamati warna, dan bau dari sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L) yang diberi pengikat Na.CMC, HPMC, dan Karbopol 940.

## 2) Pengujian Ukuran Partikel Granul Sediaan

Serbuk sampel ditimbang sebanyak 10 gram, kemudian diayak. Selanjutnya granul kemudian ditimbang dari masing-masing nomor mesh pada ayakan. Ukuran granul dinyatakan dengan satuan mm sesuai dengan diameter ayakan yang dilewati oleh 100 % granul.

## 3) Laju Alir dan Sudut Istirahat

Untuk uji laju daya alir dilakukan dengan cara, serbuk sampel ditimbang sebanyak 10 gram kemudian dimasukkan ke dalam corong yang disumbat bagian bawahnya. Corong di letakkan terlebih dahulu pada statif dan klem dengan tinggi dasar corong 0,25 inci. Kemudian dihitung waktu mengalir granul pada corong hingga berhenti mengalir menggunakan stopwatch.

Untuk uji sudut istirahat, tinggi tumpukan granul dari uji laju alir tadi diukur menggunakan jangka sorong. Setelah itu diukur diameter tumpukan granul kemudian dihitung sudut istirahatnya.

## 4) Kelembaban

Sampel serbuk daun jambu biji ditimbang sebanyak 1 gram, Lalu sampel yang telah ditimbang tadi dikeringkan pada suhu 100° C selama 5 menit. Selanjutnya ditimbang berat setelah dipanaskan. Dilakukan perlakuan yang sama pada menit

ke 10, 15, dan seterusnya sampai berat sampel yang didapatkan konstan. Kemudian dihitung bobot yang hilang dengan rumus :

$$\text{Kadar kelembaban} = \frac{(W_0) - (W_t)}{W_0} \times 100 \%$$

Keterangan :  $W_0$  = Bobot sampel awal

$W_t$  = Bobot sampel setelah dikeringkan

b. Pengujian Sediaan Pasta Hasil Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L)

1) Uji Daya Serap Air

Ditimbang sampel sebanyak 5 gram, Kemudian ditetesi dengan air menggunakan buret. Lalu diamati jumlah air yang mampu diserap oleh 5 gram sediaan masker.

2) Uji pH

Pada sediaan ditambahkan air hingga membentuk pasta kemudian diukur pH sediaan. Pengukuran pH dilakukan dengan cara mencelupkan pH meter ke dalam sediaan masker yang telah direkonstruksi.

3) Uji Daya Sebar

Sampel serbuk yang telah berbentuk pasta ditimbang sebanyak 1 gram kemudian diletakan ditengah – tengah plastik transparan, kemudian ditutup dengan plastik lain yang telah ditimbang beratnya terlebih dahulu lalu didiamkan selama 1

menit, Kemudian diukur diameter sebar sampel. Setelah itu ditambah beban dengan berat 2 gram dan didiamkan selama 1 menit, kemudian diukur diameter sebar. Dilakukan perlakuan yang sama secara terus – menerus pada beban 4 dan 6 gram, kemudian diukur diameter sebar sediaan.

#### 4) Pengamatan Daya Lekat

Masker serbuk yang telah berbentuk pasta ditimbang sebanyak 1 gram kemudian diletakkan diatas obyek gelas setelah itu ditutup kembali menggunakan obyek gelas yang lainnya lalu ditekan dengan beban 50 gram selama 1 menit. Diangkat salah satu objek gelas kemudian dicatat waktu pelepasan sediaan dari obyek gelas.

#### 5) Pengamatan Homogenitas

Masker serbuk yang telah berbentuk pasta dioleskan pada lempeng kaca secara merata, kemudian diamati secara visual homogenitas dari masker.

#### 4. Pengumpulan dan Analisis Data

Data hasil pengamatan, ditabulasi dan dianalisis untuk menentukan jenis pengikat yang baik dalam formulasi sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hasil pengamatan dari penelitian yang telah dilakukan terhadap sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji yang meliputi pengamatan organoleptis (warna, dan bau), pengamatan ukuran partikel granul sediaan, laju alir dan sudut istirahat, serta pengujian kelembaban, serta pengujian terhadap sediaan pasta hasil rekonstruksi sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L) yang meliputi, pengujian daya serap air, pengujian pH, daya sebar, daya lekat, dan pengamatan homogenitas, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Pengujian sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji.

No.	Parameter Uji	Hasil Pengujian		
		Na.CMC	Karbopol 940	HPMC
1	Organoleptis			
	- Warna	Hijau	Hijau	Hijau
	- Bau	Kecokelatan Khas Aromatis	Kecokelatan Khas Aromatis	Kecokelatan Khas Aromatis
2	Ukuran Partikel granul(mm)	0,63	0,63	0,63
3	Laju Alir (g/s)	4,23	4,15	4,16
4	Sudut Istirahat (°)	37,33	35,21	32,75
5	Kelembaban (%)	10,368	10,079	12,736
6	Daya Serap Air (ml/g)	12,4	2,3	3,46
7	pH	6	6	6
8	Daya Sebar (mm <sup>2</sup> /g)	2,25	2,25	1,7
9	Daya Lekat (menit)	22,34	24,13	27,15
10	Homogenitas	Homogen	Homogen	Homogen

## B. Pembahasan

Pada penelitian ini, serbuk daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L) diformulasikan menjadi sediaan serbuk masker wajah karena pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa manfaat daun jambu biji hanya untuk mengobati diare dan malaria. Belum banyak masyarakat yang mengetahui bahwa daun jambu biji ternyata juga dapat digunakan sebagai kosmetik.

Formulasi sediaan kosmetik serbuk masker wajah dari daun jambu biji dilakukan dengan pertimbangan bahwa sediaan kosmetik dalam bentuk kering (serbuk) tidak mudah untuk ditumbuhi oleh mikroba, dan juga tidak membutuhkan pengawet karena memiliki kadar air yang rendah.

Dalam memformulasi sediaan kering yang terdiri dari beberapa bahan, diperlukan suatu pengikat yang dimaksudkan untuk membantu menyatukan bahan-bahan serta membentuk ukuran dan bentuk partikel yang lebih seragam, dengan melakukan granulasi. Pada formula masker kering ini, pengikat yang mampu menyerap dan mengembang dengan adanya air akan sangat mempengaruhi konsistensi sediaan setelah rekonstruksi (pembentukan pasta). Pada penelitian ini digunakan tiga jenis pengikat yaitu Karbopol 940, Na.CMC, dan HPMC untuk membandingkan jenis pengikat mana yang paling baik untuk sediaan serbuk masker wajah yang memberikan sifat fisik granul yang baik serta sifat pasta hasil rekonstruksi serbuk ( daya serap air, daya sebar, dan homogenitas).

Pengamatan terhadap uji yang dilakukan terhadap sediaan serbuk dan pasta yang dihasilkan berupa uji organoleptis, ukuran partikel granul, laju alir dan sudut istirahat, kelembapan, uji daya serap air, pH, uji daya sebar, daya lekat, dan homogenitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Hasil pengamatan organoleptis serbuk masker daun jambu biji (Tabel 2) dari ketiga jenis pengikat (Karbopol 940, Na.CMC, )HPMC menunjukkan bahwa serbuk berbau khas aromatis jambu biji dan warna sediaan hijau kecokelatan. Bau aromatis ini bertahan pada sediaan karena terkontrolnya suhu pengeringan pada granulat basah sehingga minyak atsiri pada sampel tidak menguap seluruhnya, sedangkan warna sediaan disebabkan adanya campuran pati beras ketan hitam.

Hasil pengamatan keseragaman granul menunjukkan bahwa ketiga jenis sediaan memiliki ukuran granul yang seragam. (Tabel 2) yaitu 0,63 mm. Ukuran partikel granul yang seragam penting dalam proses produksi terutama dalam pengemasan sediaan. Ukuran partikel granul akan mempengaruhi laju alir dan sudut istirahat sediaan. Laju alir dan sudut istirahat yang baik memungkinkan keseragaman bobot bahan dalam tiap kemasan karena hambatan mengalir akibat ukuran partikel yang tidak seragam dapat dikurangi, disamping itu kecepatan produksi dapat diprediksi.

Hasil uji laju alir dan sudut istirahat (Tabel 2) menunjukkan bahwa hasil uji dari jenis pengikat Karbopol 940 yaitu 4,15 g/s, pengikat Na.CMC yaitu 4,17 g/s, dan pengikat HPMC yaitu 4,16 g/s. Dari hasil yang didapatkan

pada pengujian laju alir ketiga jenis pengikat didapatkan bahwa laju alir sediaan sangat bagus karena kurang dari jumlah ketetapan laju alir sediaan yaitu 10 detik. Sedangkan hasil uji sudut istirahat untuk pengikat Karbopol 940 yaitu  $35,21^\circ$ , pengikat Na.CMC yaitu  $37,33^\circ$ , pengikat HPMC yaitu  $32,75^\circ$ . hal ini berarti sudut istirahat granul sediaan cukup baik karena berada pada range antara  $30-40^\circ$ . Laju alir dan sudut istirahat yang baik ini disebabkan karena ukuran dan bentuk granul yang seragam.

Hasil uji kelembaban (Tabel 2) menunjukkan bahwa ketiga formula dengan jenis pengikat yang digunakan memberi kelembaban yang cukup baik, dimana kelembaban untuk pengikat Na.CMC yaitu 10,368 %, pengikat HPMC yaitu 12,736 %, dan pengikat Karbopol 940 yaitu 10,079 %. Ketiga sediaan ini memenuhi persyaratan kelembaban untuk sediaan kering (serbuk) yaitu < 15%.

Hasil uji pH pada ketiga sediaan (Tabel 2) menunjukkan bahwa pH sediaan adalah 6. Hal ini berarti pH sediaan baik karena tidak melebihi pH kulit yaitu 5 - 6,5. pH sediaan yang digunakan pada kulit patut dipertimbangkan, karena pH yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi diluar kisaran pH kulit akan menyebabkan iritasi kulit. pH sediaan ini disebabkan karena bahan-bahan yang digunakan dalam formulasi umumnya netral atau sedikit asam.

Hasil uji daya sebar sediaan (Tabel 2) pada pengikat Karbopol 940 yaitu  $2,25 \text{ mm}^2/\text{g}$  ( $r^2=0,985$ ), pengikat Na.CMC yaitu  $2,25 \text{ mm}^2/\text{g}$  ( $r^2=0,966$ ),

dan pengikat HPMC yaitu  $1,7 \text{ mm}^2/\text{g}$  ( $r^2=0,979$ ). Hal ini menunjukkan bahwa daya sebar sediaan sangat baik karena luas sebaran sediaan meningkat dengan meningkatnya beban yang diberikan yang ditandai dengan terbentuknya kurva linear ( $r > 0,9$ ) hubungan antara luas area sebaran vs beban yang diberikan. Daya sebar yang baik diperlukan untuk sediaan yang dioleskan pada kulit. Daya sebar yang baik memungkinkan aplikasi yang mudah untuk sediaan.

Hasil uji daya lekat (Tabel 2) dari ketiga jenis sediaan menunjukkan daya lekat sediaan pengikat Na.CMC yaitu 22,34 menit, pengikat karbopol 940 yaitu 24,13 menit, dan pengikat HPMC yaitu 27,15 menit. Daya lekat ini dimaksudkan untuk menilai daya serap air yang baik untuk membentuk pasta dan juga baik pada saat pengaplikasiannya. Daya lekat yang baik yaitu diatas 15 menit.

Hasil uji homogenitas (Tabel 2) dari ketiga jenis sediaan menunjukkan bahwa ketiga sediaan tersebut homogen. Hal ini ditunjukkan pada pengamatan secara visual yaitu dengan tersebarnya secara merata sediaan yang telah berbentuk pasta pada kaca bening. Sediaan homogen dikarenakan adanya pengaruh keseragaman ukuran partikel granul serta pengaruh daya lekat sediaan. Bila sediaan homogen maka pengaplikasiannya akan lebih mudah dan tidak membutuhkan banyak air untuk pengaplikasiannya.

Hal uji daya serap air menunjukkan bahwa ketiga jenis pengikat memiliki daya serap air yang bagus. Daya serap air suatu sediaan menentukan

jumlah air yang mampu diserap serbuk masker untuk menjadi pasta atau hingga sediaan serbuk sudah tidak mampu lagi mengikat air.

Jenis pengikat yaitu Karbopol 940, Na.CMC, dan HPMC pada formula sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji tidak mempengaruhi sifat fisika sediaan. Serta ketiga jenis pengikat tersebut baik digunakan untuk pengikat sediaan Masker Serbuk Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Ketiga jenis pengikat yaitu Karbopol 940, Na.CMC, dan HPMC tidak mempengaruhi sifat fisika sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L).
2. Ketiga jenis pengikat yaitu, Karbopol 940, Na.CMC, dan HPMC baik untuk dijadikan pengikat sediaan serbuk masker wajah daun jambu biji (*Psidium guajava* L).

#### B. Saran

Disarankan untuk dilakukan pengujian efektivitas sediaan, pengujian stabilitas lama penyimpanan, serta uji keamanan kosmetik untuk menghasilkan sediaan kosmetik yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. *Manfaat dan Kandungan Beras Hitam*. Tersedia di <http://www.bioactiva.co.id>. Diakses, 29 Februari 2012.
- Anonim. 2012. *Kosmetik dan Kecantikan*. Tersedia di <http://www.cantikindonesia.co.id>. Diakses, 8 Februari 2012.
- Anonim. 2008. *Berhias Dalam Islam*. Tersedia di <http://nuramaya.wordpress.com/2008/02/15/berhias-dalam-islam>. Diakses, 4 Februari 2012.
- Anonim. 2012. *Kulit*. Tersedia di <http://adiwibawagde.wordpress.com>. Diakses, 28 Agustus 2012.
- Anonim. 2012. *Uji Stabilitas Gel*. Tersedia di <http://apotecherry.blogspot.com>. Diakses, 28 Agustus 2012.
- Ansel. C. Howard. 1989. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Universitas Indonesia; Jakarta.
- Ar-Rumaikhon, Ali bin Sulaiman. 2008. *Fikih Pengobatan Islam: Kajian Komprehensif Seputar Berbagai aspek Pengobatan Dalam Perspektif Islam*. Penerjemah, Tim Al-Qawam: Editor, Amir Ghozali, Lc & Effendy Abu Ahmad, Al-Qowam, Solo.
- Arifin Achmad Sjamsul dkk. 2009. *Ilmu Kimia dan Kegunaan Tumbuhan Obat Indonesia*. Penerbit ITB : Bandung.
- Azhara, Nurul Khasanah. 2009. *Waspada Bahaya Kosmetik*. FlashBooks; Jakarta.
- Dwikarya, Dr.Maria DSKK. 2003. *Merawat Kulit dan Wajah*. Kawan Pustaka; Jakarta.

- Evelyn C.Pearce. 2009. *Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Fassihi,A.R;Kanfer,I.1986, *Effect of Compressibility and Powder Flow Properties on Tablet Weight Variation : Drug Development and Industrial Pharmacy*,Twelve fifth Edition,Marcel Dekker: New York.
- Garg, A., Aggarwal, D., Garg, S., and Sigla, A. K., 2002, Spreading of Semisolid Formulation: An Update, *Pharmaceutical Technology*.
- Grassi, Mario. 2007. *Understanding Drug Release and Absorption Mechanisms*, Taylor & Francis Group, London.
- Kibbe, Arthur .H. 2000. *Handbook Of Pharmaceutical Excipients*.3th Edition. University Of Pharmacy; Pennsylvany.
- Lerk dan Doornbos. 1987. *Topics in pharmaceutical sciences proceedings of the 49th International Congress of Pharmaceutical Sciences of F.I.P.*, held in Munich: Germany
- Martin, Alred., James Swarbrick., Arthur Cammarata, 1983. *Farmasi Fisik-Dasar-dasar Kimia Fisika Dalam Ilmu Farmasetik*. Universitas Indonesia Press: Jakarta.
- Muhammad, Syekh Yusuf Qardhawi, 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Penerbit Bina Ilmu: Surabaya.
- Novita, Windya. 2009. *Merawat Kecantikan di Rumah*. PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.
- Rowe Raymond C, Paul J Sheskey, Sian C Owen, 2005. *Handbook of Pharmaceutical Excipient fifth edition*. Pharmaceutical Press: London.


- Sandi, ES. 2008. *Rahasia Tumbuhan Berkhasiat Obat Perspektif Islam*. Uin-Malang Press. Malang.
- S.P Parimin, 2005. *Jambu Biji Budi Daya dan Ragam Pemanfaatannya*. Penebar Swadaya; Bogor.
- [SNI] Standar Nasional Indonesia 164399, 1996. *Sediaan Tabir Surya*. Badan Standar Nasional: Jakarta.
- S.M.Balsam, S.D.Gershon, M.M.Rieger, 1972. *Cosmetics Science and Technology*. Wiley Interscience: New York.
- Tranggono, Dr.Retno Iswari, Dra.Fatma Latifah. 2007. *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*. PT.Gramedia; Jakarta.
- Voigth, R. 1995. *Buku Pelajaran Teknologi farmasi*. Edisi V., Gajah Mada University Press; Yogyakarta.
- Walters, KA. 2002. *Dermatological and Transdermal Formulation*, Marcel Dekker,Inc.

**Lampiran 1. Pengolahan Sampel Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L)**




**Gambar 2. Skema Kerja Pengolahan Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L)**

**Lampiran 2. Pembuatan Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji**  
**(*Psidium guajava* L).**



**Gambar 3. Skema Kerja Pembuatan Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun**  
**Jambu Biji (*Psidium guajava* L).**

**Lampiran. 3 Skema Kerja Uji Sifat Fisika Sediaan Serbuk Masker Wajah****Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).****Gambar 4. Skema Kerja Uji Sifat Fisika Sediaan Serbuk Masker Wajah****Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).**

**Lampiran. 4 Hasil Pengukuran Partikel Granul Sediaan Serbuk Masker**

**Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).**

Tabel 3. Ukuran Partikel Formula dengan Pengikat Karbopol 940

No Ayakan	Ukuran Lubang (mm)	Berat Tertahan (g)	% Tertahan
5	4	-	-
10	2	-	-
18	1	-	-
35	0,5	0,23	23
120	0,125	0,13	1,3
230	0,63	9,56	95,6
325	0,45	0,08	0,8
Total	-	10	120,7

Tabel 4. Ukuran Partikel Formula dengan Pengikat Na.CMC

No Ayakan	Ukuran Lubang (mm)	Berat Tertahan (g)	% Tertahan
5	4	-	-
10	2	-	-
18	1	-	-
35	0,5	1,05	10,5
120	0,125	0,22	2,2
230	0,63	8,58	85,8
325	0,45	0,15	1,5
Total	-	10	100

Tabel 5. Ukuran Partikel Pengikat HPMC

No Ayakan	Ukuran Lubang (mm)	Berat Tertahan (g)	% Tertahan
5	4	-	-
10	2	-	-
18	1	-	-
35	0,5	0,8	8
120	0,125	0,23	2,3
230	0,63	8,95	89,5
325	0,45	0,02	0,2
Total	-	10	11,395

**Lampiran. 5 Hasil Pengujian Laju Alir Granul Sediaan Serbuk Masker**

**Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).**

$$\text{Kecepatan Alir} = \frac{\text{Bobot Sampel (gr)}}{\text{Waktu (s)}}$$

Tabel 6. Hasil pengujian laju alir sediaan

Perlakuan	Laju Alir		
	Karbopol 940 (g/s)	Na.CMC (g/s)	HPMC (g/s)
I	4,16	4,22	4,20
II	4,13	4,16	4,13
III	4,16	4,31	4,16
Rata-rata	4,15	4,23	4,16

a) Karbopol 940

$$1. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,40 \text{ s}}$$

$$= 4,16 \text{ g/s}$$

$$2. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,42 \text{ s}}$$

$$= 4,13 \text{ g/s}$$

$$3. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,40 \text{ s}}$$

$$= 4,16 \text{ g/s}$$

b) Na.CMC

$$1. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,37 \text{ s}}$$
$$= 4,22 \text{ g/s}$$

$$2. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,40 \text{ s}}$$
$$= 4,16 \text{ g/s}$$


$$3. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,32 \text{ s}}$$
$$= 4,31 \text{ g/s}$$

c) HPMC

$$1. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,38 \text{ s}}$$
$$= 4,20 \text{ g/s}$$

$$2. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,42 \text{ s}}$$
$$= 4,13 \text{ g/s}$$

$$3. \text{ Laju Alir} = \frac{10 \text{ g}}{2,40 \text{ s}}$$
$$= 4,16 \text{ g/s}$$



d) Rata-rata

1. Karbopol 940

$$\frac{4,16 + 4,13 + 4,16}{3} = \frac{12,45}{3}$$
$$= 4,15 \text{ g/s}$$

2. Na.CMC

$$\frac{4,22 + 4,16 + 4,31}{3} = \frac{12,69}{3}$$
$$= 4,23 \text{ g/s}$$

3. HPMC

$$\frac{4,20 + 4,13 + 4,16}{3} = \frac{12,49}{3}$$
$$= 4,16 \text{ g/s}$$



**Lampiran. 6 Hasil Pengujian Sudut Istirahat Granul Sediaan Serbuk Masker**

**Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).**

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{2h}{D}$$

Tabel 7. Hasil pengujian sudut istirahat sediaan

Jenis Pengikat	Sudut Istirahat			Rata-rata
	I	II	III	
Karbopol 940	33,8°	36,12°	35,7°	35,21°
Na.CMC	36,8°	37,23°	37,95°	37,33°
HPMC	32,61°	32,62°	33,02°	32,75°

a) Karbopol 940

Ketinggian (h)

$$h = 2,1 + (1 \times 0,01)$$

$$= 2,11$$

Diameter

$$1) 6,3 + (2 \times 0,01) = 6,32$$

$$2) 5,8 + (1 \times 0,01) = 5,81$$

$$3) 5,8 + (5 \times 0,01) = 5,85$$

Sudut istirahat

$$1. \operatorname{tg} \theta = \frac{2(2,11)}{632}$$

$$\operatorname{tg} = 0,67$$

$$= 33,8^\circ$$

$$2. \operatorname{tg} \theta = \frac{2(2,11)}{5,81}$$

$$\operatorname{tg} = 0,73$$

$$= 36,12^\circ$$

$$3. \operatorname{tg} \theta = \frac{2(2,11)}{5,85}$$

$$\operatorname{tg} = 0,72$$

$$= 35,7^\circ$$

b) Na.CMC

Ketinggian (h)

$$h = 2 + (2 \times 0,01)$$

$$= 2,02$$

Diameter

$$1) 5,4 + (1 \times 0,01) = 5,41$$

$$2) 5,3 + (0 \times 0,01) = 5,3$$

$$3) 5,1 + (3 \times 0,01) = 5,13$$

Sudut istirahat

$$1. \operatorname{tg} \theta = \frac{2(2,02)}{5,41}$$

$$\operatorname{tg} = 0,75$$

$$= 36,8^\circ$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

$$2. \operatorname{tg} \theta = \frac{2 (2,02)}{5,3}$$

$$\operatorname{tg} = 0,76$$

$$= 37,23^\circ$$

$$3. \operatorname{tg} \theta = \frac{2 (2,02)}{5,13}$$

$$\operatorname{tg} = 0,78$$

$$= 37,95^\circ$$

c) HPMC

Ketinggian (h)

$$h = 1,6 + (4 \times 0,02)$$

$$= 1,68$$

Diameter

$$1) 5,2 + (6 \times 0,01) = 5,26$$

$$2) 5,2 + (7 \times 0,01) = 5,27$$

$$3) 5,1 + (6 \times 0,01) = 5,16$$

Sudut istirahat

$$1. \operatorname{tg} \theta = \frac{2 (1,68)}{5,26}$$

$$\operatorname{tg} = 0,64$$

$$= 32,61^\circ$$



$$2. \operatorname{tg} \theta = \frac{2(1,68)}{5,27}$$

$$\operatorname{tg} = 0,64$$

$$= 32,62^\circ$$

$$3. \operatorname{tg} \theta = \frac{2(1,68)}{5,16}$$

$$\operatorname{tg} = 0,65$$

$$= 33,02^\circ$$

d) Rata-rata

1. Karbopol 940

$$\frac{33,8 + 36,12 + 35,7}{3} = \frac{105,62}{3}$$

$$= 35,21 \text{ g/s}$$

2. Na.CMC

$$\frac{36,8 + 37,23 + 37,95}{3} = \frac{111,98}{3}$$

$$= 37,33 \text{ g/s}$$

3. HPMC

$$\frac{32,61 + 32,62 + 33,02}{3} = \frac{98,25}{3}$$

$$= 32,75 \text{ g/s}$$

**Lampiran. 7 Hasil Pengujian Kelembapan Granul Sediaan Serbuk Masker**

**Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L)**

$$\% \text{ MC} = \frac{a-b}{b} \times 100$$

Keterangan : % MC (Moisture Content) = Kandungan Kelembaban

$W_0$  = Bobot sampel awal

$W_t$  = Bobot sampel setelah dikeringkan

Jenis pengikat	Bobot rata-rata sampel awal ( $W_0$ )	Bobot sampel setelah dikeringkan ( $W_t$ )
Na.CMC	1,003	0,899
HPMC	1,005	0,877
Karbopol 940	1,002	0,901

a) Na.CMC

Bobot sampel awal = 1,003 g

$$\% \text{ MC} = \frac{1,003 - 0,899}{1,003} \times 100 \%$$

$$= 10,368 \%$$

b) HPMC

Bobot sampel awal = 1,005 g

$$\% \text{ MC} = \frac{1,005 - 0,877}{1,005} \times 100$$

$$= 12,736 \%$$

c) Karbopol 940

Bobot sampel awal = 1,002 g

$$\% \text{ MC} = \frac{1,002 - 0,901}{1,002} \times 100$$

$$= 10,079 \%$$

**Lampiran. 8 Hasil Pengujian Daya Sebar Sediaan Serbuk Masker Wajah**


**Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).**

Tabel 8. Hasil pengujian daya sebar

Pengikat	Beban (gr)	Luas Area (mm <sup>2</sup> )			Rata-rata
		Replikasi			
		1	2	3	
Karbopol	0	17	16	17	17
	2	21	18	20	20
	4	27	25	25	26
	6	30	29	30	30
Na.CMC	0	15	15	14	15
	2	20	22	22	22
	4	25	25	24	25
	6	29	27	28	29
HPMC	0	17	18	18	18
	2	19	21	19	20
	4	23	24	24	24
	6	28	28	27	28


## 1. Karbopol 940

Beban (gram)	Luas sebaran (mm <sup>2</sup> )	Daya sebar (mm <sup>2</sup> /g)
0	17	2,25
2	20	
4	26	
6	30	




## 2. Na.CMC

Beban (gram)	Luas sebaran (mm <sup>2</sup> )	Daya sebar (mm <sup>2</sup> /g)
0	15	2,25
2	22	
4	25	
6	29	



## 3. HPMC

Beban (gram)	Luas sebaran (mm <sup>2</sup> )	Daya sebar (mm <sup>2</sup> /g)
0	18	1,7
2	20	
4	24	
6	28	




Daya Sebar Sediaan

Tabel 6. Hasil pengujian daya sebar sediaan

Jenis Pengikat	Daya Sebar (mm <sup>2</sup> /g)	R <sup>2</sup>
Karbopol 940	2,25	0,985
Na.CMC	2,25	0,966
HPMC	1,7	0,979

**Lampiran 9. Sediaan Serbuk Masker Wajah Daun Jambu Biji (*Psidium guajava* L).**




**Gambar 5. Sediaan serbuk smasker wajah**

Keterangan :

A : Pengikat Karbopol 940

B : Pengikat Na.CMC


C : Pengikat HPMC

**Lampiran 10. Pengujian Laju Alir dan Sudut Istirahat****Gambar 6. Gambar Pengujian Laju Alir dan Sudut Istirahat**

Keterangan :

A = Pengukuran tinggi tumpukan granul

B = Pengukuran diameter tumpukan granul


**Lampiran. 11 Pengujian Daya serap air dan Kelembaban****Gambar 7. Gambar Pengujian Daya Serap Air dan Kelembaban**

Keterangan :

A = Pengukuran tinggi tumpukan granul

B = Pengukuran diameter tumpukan granul

### Lampiran 12. Pengujian pH Sediaan




**Gambar 9. Gambar Pengujian pH Sediaan**

Keterangan :

A = Pengujian pH pengikat Karbopol 940

B = Pengujian pH pengikat Na.CMC

C = Pengujian pH pengikat HPMC

**Lampiran 13. Pengujian Daya Sebar****Gambar 10. Gambar Pengujian Daya Sebar**

Keterangan :

- A = Sampel sebelum diberi beban
- B1, B2, B3 = Sampel setelah diberi beban
- C = Pengukuran diameter

**Lampiran. 14. Pengujian Daya Lekat**



**Gambar 11. Pengujian Daya Lekat**

**Lampiran. 16 Pengujian Homogenitas****Gambar 12. Pengujian Homogenitas**