

**KARAKTERISTIK *EDIBLE FILM* DARI GELATIN KULIT KUDA (*Equus Caballus*)
SERTA APLIKASINYA UNTUK KEMASAN MAKANAN**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

DEA TRIMELYA GELA

NIM: 60500111012

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dea Trimelya Gela
NIM : 60500111012
Tempat/Tgl. Lahir : Gorontalo/1 Januari 1994
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Bontoduri 6 lorong 8 setapak 1 no.2
Judul : Karakteristik *Edible Film* Dari Gelatin Kulit Kuda (*Equus caballus*)
Serta Aplikasinya Untuk Kemasan Makanan

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Samata-Gowa, Mei 2017

Dea Trimelya Gela
60500111012

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "**Karakteristik *Edible Film* Dari Gelatin Kulit Kuda (*Equus caballus*) Serta Aplikasinya Untuk Kemasan Makanan**", yang disusun oleh **Dea Trimelya Gela, NIM: 60500111012**, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 29 November 2016 M, bertepatan dengan 29 Shafar 1438 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia.


Samata-Gowa, 29 November 2016 M
29 Shafar 1438 H

DEWAN PENGUJI


Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	()
Sekretaris	: Dra. St. Chadijah, M.Si	()
Munaqisy I	: H. Asri Saleh, S.T., M.Si	()
Munaqisy II	: Aisyah, S.Si., M.Si	()
Munaqisy III	: Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag	()
Pembimbing I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si, Ph.D	()
Pembimbing II	: Jawiana Saokani, S.Si., M.Pd	()



Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP: 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu'AlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt karena berkat limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan ridho-Nya. Serta salam dan salawat kepada Nabi Muhammad saw, sehingga skripsi dengan judul **“Karakteristik *Edible Film* Dari Gelatin Kulit Kuda (*Equus caballus*) Serta Aplikasinya Sebagai Kemasan Makanan”**dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Bapak Drs. Zulkarnaen Gela dan Ibu Drs. Sri Hayun Sabubu yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan perhatian, doa serta dukungan moril maupun material. Sehingga penulis bisa menempuh pendidikan sampai saat ini dan juga kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada IbuSjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D selaku pembimbing I dan Ibu Jawiana Saokani, S.Si., M.Pd selakupembimbing II atas kesabaran dan ketekunan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam mengarahkan penulis menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Ibu Sjamsiah, S.Si.,M.Si.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Kimia dan Ibu Aisyah S.Si, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains danTeknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku penguji I, Ibu Aisyah, S.Si., M.Si. selaku penguji II dan Bapak Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag, selaku penguji III.
5. Segenap laboran Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
6. Teman - teman Kimia angkatan 2011 khususnya Irmayanti, Ika Fariati, Nur Fitry Sajadah, Putri Wulan Utari, Alwi Jaya, Sulfitriani Nahrun, Herlina Lipi, Asdiana Abidin yang telah meluangkan waktu dan tenaga selama ini.
7. Teman – teman KKN angkatan 50 di Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan Kab. Gowa yang selalu memberikan semangat.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, semoga bantuan dan dukungannya mendapat balasan yang setimpal dari Allah swt.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Untuk itu dengan kerendahan hati ,kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, November 2016

Penulis,

Dea Trimelya Gela
NIM: 60500111012

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1-7
A. LatarBelakang	1
B. RumusanMasalah	6
C. TujuanPenelitian	6
D. ManfaatPenelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8-24
A. Tinjauan umum kulit hewan	8
B. Gelatin	10
C. <i>Edible film</i>	14
D. Aplikasi <i>edible film</i> sebagai kemasan makanan.....	19
E. <i>Plasticziser</i>	20
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25-28

A. Waktu dan Tempat	25
B. Alat dan Bahan	25
C. Prosedur Kerja	26
D. Analisa Data	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29-41
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan	32
BAB V PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Standar Mutu Gelatin Berdasarkan SNI.....	12
2.2 Sifat Fisik Gelatin Tipe A Dan Tipe B	13
2.3 Karakteristik <i>Edible Film</i> Dari Penelitian Sebelumnya.....	19



DAFTAR GAMBAR

GambarHalaman

2.1 Gelatin.....	10
2.2 <i>Edible Film</i> Dari Kulit Kuda	14
2.3 Struktur Molekul Gliserol.....	22
2.4 Struktur Molekul Sorbitol.....	24
4.1 Gambar Hasil Ketebalan <i>Edible Film</i>	29
4.2 Gambar Hasil Kuat Tarik <i>Edible Film</i>	30
4.3 Gambar Hasil Perpanjangan <i>Edible Film</i>	30
4.4 Gambar Hasil Organoleptik Sosis.....	31
4.5 Gambar Hasil Organoleptik Aroma Sosis.....	36
4.6 Gambar Hasil Organoleptik Warna Sosis.....	37
4.7 Gambar Hasil Organoleptik Rasa Sosis.....	38
4.8 Gambar Hasil Organoleptik Kekenyalan Sosis.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Diagram Alir Penelitian.....	45
2. Kueisoner	46
3. Pengenceran Larutan	47
4. Hasil Karakteristik <i>Edible Film</i>	48
5. Hasil Anova Ketebalan <i>Edible Film</i>	50
6. Hasil Anova Kuat Tarik <i>Edible Film</i>	51
7. Hasil Anova Perpanjangan <i>Edible Film</i>	52
8. Hasil Anova Organoleptik Aroma Sosis.....	53
9. Hasil Anova Organoleptik Warna Sosis.....	54
10. Hasil Anova Organoleptik Rasa Sosis.....	55
11. Hasil Anova Organoleptik Kekenyalan Sosis.....	56
12. Perhitungan Penambahann <i>Plasticziser</i>	57
13. Perhitungan Karakteristik <i>Edible Film</i>	58
14. Dokumentasi Penelitian.....	60

ABSTRAK

Nama : Dea Trimelya Gela

NIM : 60500111012

Judul : KARAKTERISTIK *EDIBLE FILM* DARI GELATIN KULIT KUDA (*Equus caballus*) SERTA APLIKASINYA SEBAGAI KEMASAN MAKANAN

Edible film adalah kemasan makanan berupa lapis tipis yang dapat dikonsumsi langsung bersama makanannya. Salah satu bahan utama yang dapat digunakan untuk pembuatan *edible film* adalah gelatin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik dari *edible film* yang terbuat dari gelatin kulit kuda (*Equus caballus*) dengan penambahan *plasticziser* gliserol dan sorbitol serta untuk pengaplikasian *edible film* kulit kuda sebagai kemasan pada produk sosis. Pada penelitian ini, konsentrasi gelatin yang digunakan yaitu 0,067%, konsentrasi gliserol 30% (v/v) dan variasi konsentrasi sorbitol (30%, 40% dan 50%). Data yang diperoleh dianalisis secara sidik ragam dengan bantuan program statistik SPSS Versi 23 menggunakan metode ANOVA.. Hasil karakteristik ketebalan *edible film* dari gelatin kulit kuda dengan penambahan sorbitol 30%, 40% dan 50% (v/v) adalah berturut-turut: 0,17 mm, 0,21 mm dan 0,22 mm. kuat tarik yaitu 39,6341 MPa, 30,4878 MPa dan 17,4034 Mpa dan persen pemanjangan yaitu sebesar 16,1904%, 23,8095% dan 31,4285%. Hasil analisis sidik ragam, menunjukkan penambahan konsentrasi sorbitol berpengaruh nyata ($p < 0,05$) untuk kuat tarik dan persen pemanjangan. Namun tidak berpegaruh nyata ($p > 0,05$) terhadap ketebalan *edible film*. Uji organoleptik yang dilakukan oleh 33 panelis. memberikan penilaian yang terbaik pada sampel C (sorbitol 50%) untuk kategori aroma, warna dan kekenyalan dengan skor 2,61, 3,55 dan 3,42. Hasil ini menunjukkan bahwa *edible film* kulit kuda dapat diterima sebagai bahan kemasan alternatif untuk produk makanan.

Kata kunci : *Edible film, gelatin, sorbitol, gliserol, kulit kuda*

ABSTRACT

Name : Dea Trimelya Gela

NIM : 60500111012

Title: Characteristic *Edible Film* made of horse skin (*Equus caballus*) and application as a package of food

Edible film is a thin layer that is made from an edible material and usually used as food coating which can be consumed. One of the main ingredients that can be used of making edible film is gelatin. The main objective of this research were (1) to analyze the characteristic of edible film made of horse skin (*Equus caballus*) by addition of glycerol and sorbitol plasticziser, (2) to know the power of receipt of edible film as a coating of sausage by Organoleptic test. Gelatin concentrates on this research was 0,067 %, glycerol was 30 % (v/v) and sorbitol with variation were (30%, 40% and 50%). Data analyzed with analysis variance by using SPSS software with ANOVA method. The results of this research showed the characteristics of thickness edible by addition of sorbitol were 30%, 40% and 50% (v/v) respectively: 0.17 mm, 0.21 mm and 0.22 mm. In addition, tensile strength were 39.6341, 30.4878 and 17.4034 Mpa and the elongation break were 16.1904%, 23.8095% and 31.4285%. The Addition of sorbitol affected ($p < 0.05$) tensile strength and elongation break. Organoleptic tets conducted by 33 panelist was gave the best assessment on the sample C (sorbitol 50%) in category of fragrance, color and elasticity with score; 2.61, 3.55, and 3.42. In general, edible film made of horse skin can be accepted as an alternative food coating.

Key words : *Edible film, gelatin, sorbitol, gliserol, horse skin*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemasan adalah hal penting yang digunakan pada produk makanan untuk melindungi produk dari kontaminasi lingkungan. Selain itu, kemasan juga digunakan untuk memberikan tampilan menarik. Salah satu kemasan makanan yang umum digunakan yaitu plastik.¹ Kemasan plastik menguasai industri makanan di Indonesia. Jumlah plastik yang digunakan sebagai kemasan makanan mencapai 53% untuk kemasan luwes, sedangkan kemasan kaku digunakan untuk minuman.²

Plastik digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kemasan karena memiliki sifat yang unggul yaitu fleksibel (mengikuti bentuk produk), transparan, tidak mudah pecah dan dapat dikombinasikan dengan kemasan lain.³ Namun kekurangan polimer plastik yaitu plastik berasal dari minyak bumi yang jumlahnya semakin hari terbatas. Selain itu, sifatnya yang tidak mudah *didegradasi* (dihancurkan) walaupun telah ditimbun bertahun-tahun. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan limbah plastik yang menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan.⁴ Plastik yang digunakan sebagai kemasan makanan berbahaya bagi

¹Nurhayati dan Agusman, “*Edible Film* Kitosan Dari Limbah Udang Sebagai Pengemas Pangan Ramah Lingkungan”, *Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan* 6, no. 1 (Mei 2011): h. 1.

²Mohammad Sulehan dan Endang Nur W, “Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam”, *Majalah Kedokteran Indonesia* 57, no. 2 (Februari 2007): h. 2.

³Pamilia Coniwanti, dkk, “Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Gliserol Dan VCO (*Virgin Coconut Oil*) Terhadap Karakteristik *Edible Film* Dari Tepung Aren”, *Jurnal Teknik Kimia* 20, no. 2 (April 2014): h. 1.

⁴Wini Setiani, dkk, “Preparasi dan Karakterisasi *Edible Film* dari Poliblend Pati Sukun-Kitosan”, *Valensi* 3, no. 2 (April 2013): h. 2.

kesehatan, karena zat-zat aditif dalam plastik mudah terurai dalam lemak dan panas. Jika zat aditif tersebut terkontaminasi dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh secara akumulatif, maka dapat menyebabkan penyakit kanker, perubahan hormon dan menyebabkan kelahiran berjenis kelamin ganda.⁵

Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya konsumsi makanan yang sehat dan aman serta peduli terhadap lingkungan ditandai dengan penerapan teknologi pengawetan pangan seperti pengemasan dengan *edible film*⁶. Saat ini telah dikembangkan plastik *biodegradable*. Plastik *biodegradable* ini dapat hancur terurai oleh aktivitas mikroorganisme setelah digunakan dan dibuang ke lingkungan. Jenis *biodegradable film* yang dapat dimakan (*edible*) yaitu *edible film*.⁷

Edible film adalah lapis tipis yang bisa dikonsumsi dan digunakan sebagai pelapis makanan. Penggunaan *edible film* untuk kemasan bahan pangan dapat memperpanjang masa simpan produk, selain itu dapat dimakan bersama produk yang dikemasnya sehingga tidak mencemari lingkungan. *Edible film* menjadi solusi alternatif masalah penumpukan limbah kemasan bahan pangan berbahan plastik, kaleng dan styrofoam yang sifatnya sulit terurai secara alami.⁸

⁵Heny Ratri Estiningtyas “Apikasi *Edible fim* Maizena dengan Penambahan Ekstrak Jahe Sebagai Antioksidan Alami pada *Coating* Sosis Sapi”, *Skripsi* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 1.

⁶Christina Winarti, dkk, “Teknologi Produksi dan Aplikasi Pengemas *Edible* Antimikroba Berbasis Pati”, *J. Litbang Pert* 31, no. 3 (September 2012): h.1.

⁷Heny Ratri Estiningtyas “Apikasi *Edible fim* Maizena dengan Penambahan Ekstrak Jahe Sebagai Antioksidan Alami pada *Coating* Sosis Sapi”, *Skripsi*, h. 2.

⁸Muhammad Hasdar dkk’ Karakteristik *Edible film* yang Diproduksi dari kombinasi Gelatin Kulit Kaki Ayam dan *Soy Potein Isolate*”, *Buletin peternakan* 35, no. 3. (Oktober 2011): h. 2.

Edible film dapat dibuat dari gelatin. Gelatin adalah salah satu bahan dari golongan protein yang memiliki sifat-sifat yang baik.⁹ Gelatin bersifat hirokoloid yaitu dapat larut dalam air dan mampu mengentalkan larutan atau membentuk gel. Selain itu, gelatin membentuk lapisan tipis yang elastis, membentuk *film* yang transparan, dan kuat sehingga berpotensi sebagai bahan baku dalam pembuatan *edible film*.¹⁰

Kulit hewan ternak dapat dimanfaatkan sebagai sumber gelatin. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nahl / 16 : 5, sebagai berikut :

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ه

Terjemahnya :

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan”¹¹

Pada ayat ini, Allah swt berfirman bahwa hewan mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan manusia.¹² Kalimat “berbagai manfaat” pada hewan ternak contohnya pada kulit hewan yaitu terdapat kolagen alami yang merupakan salah satu jenis protein dan menjadi sumber bahan baku gelatin.

Gelatin yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelatin yang diperoleh dari kulit kuda dengan metode perendaman asam asetat menggunakan pengeringan

⁹Muhammad Irfan Said, dkk, “Evaluasi Karakteristik Fsik *Edible Film* dari Gelatin Kulit Kambing Bligon yang Menggunakan Gliserol Sebagai *Plasticizer*”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak* 8, no. 2 (Oktober 2013): h. 1.

¹⁰Gandhi E. Julianto, dkk, “Karakterisasi *Edible Film* dari Gelatin Kulit Nila Merah dengan Penambahan *Plasticizer* Sorbitol Dan Asam Palmitat”, *J. Perikanan* 13, no. 1 (Oktober 2011): h. 2.

¹¹M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 6 (Jakarta : Lentera Hati, 2009), h. 532.

¹²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 6, h. 532.

beku (*Freeze dryer*).¹³ Dewasa ini banyaknya gelatin yang beredar dimasyarakat berasal dari kulit dan tulang babi, penggunaa bahan baku jenis ini dilarang bagi masyarakat muslim, karena babi merupakan hewan yang hukumnya haram bila dikonsumsi.¹⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nahl / 16 : 115 sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١١٥

Terjemahnya :

“Allah hanya mengharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut selain Allah”.¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai yaitu binatang yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan diterkam binatang buas namun tidak disembelih. Juga yang diharamkan adalah darah yang mengalir bukan yang substansi asalnya membeku seperti limbah dan hati, demikian juga dengan daging babi yaitu seluruh tubuh babi termasuk tulang, lemak dan kulitnya.¹⁶

Edible film gelatin mempunyai kelemahan yaitu bentuknya yang getas dan rapuh. Oleh karena itu, diperlukan penambahan *plasticziser* untuk meningkatkan

¹³Anida, “Pengaruh Variasi Konsentrasi dan Lama Perendaman Asam Asetat (CH₃COOH) Terhadap Produksi Gelatin Dari Limbah Kulit Kuda (*Equus caballus*)” *Skripsi* (Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 4.

¹⁴Kuni Hidayanti dan Irwan Nugraha” Sintesis dan Karakterstik Komosit *Edible Film* Berbahan Dasar Gelatin Ceker Ayam Dan Montmorillont”, *Seminar Nasional Kimia an Pendidikan Kimia VI* , h. 2.

¹⁵M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 6, h. 758.

¹⁶M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, vol. 6, h. 759.

plastisitas.¹⁷ *Plasticziser* adalah salah satu komponen yang cukup besar perannya dalam pembuatan *edible film* karena dapat mengurangi gaya inter molekuler sepanjang rantai polimer sehingga mampu meningkatkan fleksibilitas *film*. *plasticziser* yang umum digunakan yaitu gliserol dan sorbitol.¹⁸

Edible film dengan penambahan gliserol dapat menahan laju uap air lebih efisien sehingga mampu mempertahankan kualitas makanan dan memperpanjang masa simpan makanan¹⁹, sedangkan penambahan sorbitol dapat meningkatkan nilai perpanjangan *film* sehingga menghasilkan kemasan *edible film* yang fleksibel dan plastis.²⁰

Aplikasi *edible film* dengan bahan baku gelatin terbatas pada makanan yang tidak mempunyai kandungan air yang tinggi karena sifat gelatin yang hidrofilik sehingga membuat produk yang dikemasnya menjadi cepat membusuk. Salah satu contoh makanan yang dapat digunakan yaitu produk sosis. Sosis merupakan makanan yang sangat digemari masyarakat Indonesia karena makanan ini tergolong mudah



¹⁷ Kuni Hidayanti dan Irwan Nugraha” Sintesis dan Karakteristik Komposit *Edible Film* Berbahan Dasar Gelatin Ceker Ayam Dan Montmorillonit”, *Seminar Nasional Kimia an Pendidikan Kimia VI*, h. 2.

¹⁸ Sudaryati HP, dkk, “Sifat Fisik dan Mekanis *Edible Film* Dari Tepung Porang (*Amorphopallus oncopellus*) Flour and Carbonxymethylcellulose”, *Jurnal Teknologi Pertanian* 11, no. 3 (Juli 2010): h. 2.

¹⁹ Muhammad Irfan Said, dkk, “Evaluasi Karakteristik Fisik *Edible Film* dari Gelatin Kulit Kambing Bligon yang Menggunakan Gliserol Sebagai *Plasticizer*”, *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak* 8, no. 2, h. 1.

²⁰ Gandhi E. Julianto, dkk, “Karakterisasi *Edible Film* dari Gelatin Kulit Nila Merah dengan Penambahan *Plasticziser* Sorbitol dan Asam Palmitat”, *J. Perikanan* 13, no. 1, h. 2.

disajikan,²¹ namun produk sosis yang beredar di masyarakat sebagian besar masih menggunakan kemasan plastik.²²

Edible film berbahan dasar gelatin dari kulit ternak masih jarang diteliti. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk membuat *edible film* berbahan dasar gelatin dari kulit kuda dengan penambahan dua jenis *plasticziser* (gliserol dan sorbitol) dan diaplikasikan sebagai kemasan produk sosis.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik (ketebalan, kekuatan tarik dan persen pemanjangan) *edible film* yang terbuat dari gelatin kulit kuda (*Equus caballus*) dengan menggunakan dua jenis *plasticziser* yaitu gliserol dan sorbitol ?
2. Bagaimanakah daya terima *edible film* yang diaplikasikan pada sosis menggunakan uji sensori organoleptik ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui karakteristik (ketebalan, kekuatan tarik dan persen pemanjangan) *edible film* terbuat dari gelatin kulit kuda (*Equus caballus*) dengan menggunakan dua jenis *plasticziser* yaitu gliserol dan sorbitol.
2. Menentukan daya terima *edible film* yang diaplikasikan pada sosis menggunakan uji sensori organoleptik.

D. Manfaat Penelitian

²¹Heany Ratri Estiningtyas, “Aplikasi *Edible Film* Maizena dengan Penambahan Ekstrak Jahe Sebagai Antioksidan Alami pada *Coating* Sosis Sapi”, *Skripsi*, h. 2.

²²A, T. Muttaqien, dkk, “Sifat Fisik *Edible Film* dari Gelatin Shank Ayam Broiler dan Pengaruh Penggunaannya Terhadap Cemaran Mikroba Sosis Daging Sapi dengan Masa Simpan yang Berbeda”, *Tropical Animal Husbandry* 2, no. 1 (Januari 2013): h. 2.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan limbah kulit kuda (*Equus caballus*) sebagai gelatin yang dapat meningkatkan nilai ekonomisnya
2. Sebagai salah satu solusi alternatif mengurangi kemasan makanan yang bersifat *non-degradabel* (sulit dihancurkan) sekaligus mengurangi limbah plastik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum kulit hewan

Kulit hewan adalah bahan mentah kulit berupa tenunan dari tubuh hewan yang terbentuk dari sel-sel hidup. Kulit menyelubungi seluruh permukaan tubuh kecuali kornea mata, selaput lendir serta kuku. Berdasarkan jaringan tubuh, kulit hewan terdiri dari tiga lapisan yaitu, lapisan *epidermis*, *dermis* dan *subcutis*. Kulit dapat dibagi menjadi dua yaitu kulit dari hewan besar (*hide*) dan hewan kecil. Contoh dari hewan besar yaitu kulit kuda, kulit sapi, kulit kerbau. Sedangkan dari hewan kecil contohnya kulit domba, kulit kambing, kulit reptil (komodo, biawak, buaya, ular dan lain-lain).²³

Kulit pada hewan memiliki beberapa fungsi yaitu untuk melindungi hewan dari pengaruh luar, sebagai pelindung jaringan yang ada dibawahnya, memberi bentuk pada tubuh hewan, penerima rangasangan dari lingkungan luar, penyimpan cadangan makanan, pengatur kadar garam dan air pada cairan tubuh, produsen vitamin D, dan alat gerak khusus pada ikan maupun burung. Setiap macam kulit hewan memiliki ciri khas sendiri.²⁴

Kulit yang baru lepas dari tubuh hewan disebut dengan kulit mentah segar. Kulit ini mudah rusak bila terkena bahan-bahan kimia seperti asam kuat, basa kuat atau mikroorganisme. Adapun komposisi senyawa kimia pada kulit mentah dan

²³A. Nurwahdaniah Muin, "Pengaruh Perbedaan Bagian Kulit dan Lama Perendaman Dalam Larutan Asam Cuka (CH₃COOH) Terhadap Kualitas Kerupuk Kulit Kerbau", *Skripsi* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2014), h. 6.

²⁴Nur Asmi.N, "Pengaruh Perbedaan Bagian Kulit dan pH larutan Perendam Jeruk Nipis (*Citrus aurantifolia*) Terhadap Kuantitas Dan Kualitas Kerupuk Kulit Kerbau" , *Skripsi* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2014), h. 7.

segar adalah air sebanyak 65%, protein 33%, mineral 0,5 % dan lemak 2-30 %. Dari komposisi tersebut, terlihat bahwa protein merupakan komposisi kimia terbesar setelah air. Protein dapat dibagi menjadi dua berdasarkan strukturnya, yaitu protein fibrous (*Fibrilar*) dan protein globular. Protein fibrous adalah protein berbentuk serabut yang tidak larut dalam pelarut encer, susunan molekul terdiri dari rantai molekul yang panjang dan sejajar dengan rantai utama. Contoh protein fibrous adalah kolagen pada kulit, tulang rawan, myosin otot, keratin rambut dan kuku serta fibrin pada penggumpalan darah. Protein globular adalah protein berbentuk bulat menyerupai bola. Protein ini dapat larut dalam larutan darah dan asam encer. Contoh protein globular yaitu albumin dan globulin.²⁵

Semua jenis hewan yang bertulang belakang maupun yang tidak bertulang belakang mengandung kolagen sekitar 30% dari total protein tubuhnya. Kolagen tersebut merupakan komponen utama dari semua jaringan penghubung yang terdapat pada kulit, tulang, tendon dan kartilago.²⁶ Dalam kulit hewan, kandungan kolagen dapat dipengaruhi oleh umur hewan. Semakin bertambah umur hewan maka protein kolagen kulit semakin banyak.²⁷

Kolagen dalam kulit merupakan ikatan-ikatan serat yang teranyam dan sangat padat. Jika kulit (*korium*) dipanasi dalam air, maka akan terjadi uraian atau pemutusan (proses hidrolisis) dari suatu ikatan serat, secara terus-menerus hingga menjadi bagian paling kecil dan berturut-turut akan menghasilkan serat, fibril, misel,

²⁵A. Nurwahadaniah Muin, "Pengaruh Perbedaan Bagian Kulit dan Lama Perendaman Dalam Larutan Asam Cuka (CH₃COOH) Terhadap Kualitas Kerupuk Kulit Kerbau", *Skripsi*, h. 6.

²⁶Dyah Tri Retno, "Pembuatan Gelatin Dari Tulang Ayam Broiler Dengan Proses Hidrolisa", *Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi* 3, no. 10 (November 2012), h. 251.

²⁷Hasan, "Studi Ekstraksi Pada Proses Pembuatan Gelatin Tipe B Dari kulit Sapi", *Skripsi*, (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2007): h. 3.

polipeptida dan asam amino. Sedangkan pemutusan rantai kolagen pada misel atau polipeptida akan menghasikan gelatin.²⁸

B. Gelatin

1. Pengetian Gelatin

Istilah gelatin mulai populer sekitar tahun 1700. Gelatin dalam bahasa latin disebut *gelatos* artinya pembekuan (Gambar 2.1)²⁹. Gelatin larut dalam air panas dan jika didinginkan membentuk gel.³⁰ Gelatin banyak digunakan dalam industri pangan maupun non pangan, karena gelatin memiliki sifat yang khas yaitu dapat berubah secara *reversible*, mengembang dalam air dingin, dapat membentuk *film* dan lain-lain.³¹



Gambar 2.1. Gelatin (Fatma Syafiqoh, 2014)

Gelatin merupakan protein dari kolagen kulit, membran, tulang, dan bagian tubuh berkolagen lainnya. Berat molekul gelatin berkisar antara 20.000-70.000


²⁸A. Nurwahdaniah Muin, "Pengaruh Perbedaan Bagian Kulit dan Lama Perendaman Dalam Larutan Asam Cuka (CH_3COOH) Terhadap Kualitas Kerupuk Kulit Kerbau", *Skripsi*, h. 7.

²⁹Fatma Syafiqoh, "Analisis Gelatin Sapi Dan Gelatin Babi", *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2014): h. 26.

³⁰Mulyanti Munda, "Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam", *Skripsi* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2013): h. 16.

³¹Ima Hani Setiawati, "Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (*Lutjanus sp*) Hasil Proses Perlakuan Asam", *Skripsi* (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2009): h. 4.

g/mol. Gelatin diperoleh dengan cara denaturasi kolagen. Pemanasan kolagen secara bertahap menyebabkan struktur rusak dan rantai-rantai terpisah.³² Protein kolagen secara ilmiah dikonversi menjadi gelatin. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut .³³



Gelatin memiliki nilai gizi yang tinggi terutama kadar protein. Gelatin kering mengandung 84 – 86 % protein, 8 – 12 % air dan 2 – 4 % mineral, selain itu gelatin mengandung sembilan dari sepuluh asam amino essensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan satu asam amino essensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu triptofan.³⁴ Sembilan asam amino essensial yang terkandung yaitu Leusin, Sistein, Methionin, Phenilalanin, Serin, Valin, Theorin, Isoleusin, dan Tirosin.³⁵

2. Sifat – Sifat Gelatin

Gelatin bersifat padat, warna agak kekuningan sampai jernih dan tidak berbau. Gelatin pada suhu kurang lebih 40°C mencair dalam suhu ruang. Gelatin larut dalam air, asam asetat dan pelarut alkohol seperti gliserol, propilen glikol, sorbitol dan manitol. Tetapi gelatin tidak larut dalam aseton, karbon tetraklorida,

³²Ima Hani Setiawati, “Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (Lutjanus sp) Hasil Proses Perlakuan Asam”, *Skripsi*, h. 23.

³³Mulyanti Munda, “Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam”, *Skripsi*, h. 16.

³⁴ Monda Purna Septa Ningwulan, “Pembuatan Biokomposit *Edible Film* dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler dan Waktu Sonikasi”, *Skripsi* (Jakarta : Universitas Indonesia, 2012), h. 9.

³⁵ Agnes Triasih Agustin, “Gelatin Ikan : Sumber, Komposisi Kimia dan Potensi Pemanfaatannya”, *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan* 1, no. 2 (Agustus 2013): h. 3.

benzene, dan pelarut organik lainnya. Gelatin memiliki sifat hidrofilik dan dapat mengembang serta menyerap air sebanyak 5 – 10 kali berat asalnya. Larutan gelatin membentuk senyawa heliks (*triplex*) dan bersifat amfoter³⁶, sedangkan dalam bentuk *film*, gelatin bersifat rapuh, kuat dan tidak tembus terhadap oksigen.³⁷

Standar mutu gelatin menurut SNI No. 06-3735-1995 adalah sebagai berikut :³⁸

Tabel. 2.1. Standar Mutu Gelatin Menurut SNI No. 06-3735-1995

Karakteristik	Syarat
Warna	Tidak berwarna
Bau, Rasa	Normal (dapat diterima konsumen)
Kadar Air	Maksimum 16 %
Kadar Abu	Maksimum 3,25 %

Gelatin dalam proses hidrolisis terbagi menjadi dua tipe yaitu tipe A dan tipe B. Bahan baku dari gelatin tipe A diberi perendaman asam, sedangkan tipe B dengan perlakuan basa (proses alkali).³⁹ Proses asam pada gelatin lebih disukai daripada proses basa, hal ini disebabkan perendaman yang dilakukan dalam proses asam relatif lebih singkat yaitu 3-4 minggu sedangkan proses basa membutuhkan waktu 3

³⁶Ima Hani Setiawati, “Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (Lutjanus sp) Hasil Proses Perlakuan Asam”, *Skripsi*, h. 18.

³⁷ Mondya Purna Septa Ningwulan, “Pembuatan Biokomposit *Edible Film* dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler dan Waktu Sonikasi”, *Skripsi*, h. 9

³⁸Mulyanti Munda “Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam”, *Skripsi*, h. 17.

³⁹Hidayati Kuni dan Irwan Nugraha, “Sintesis dan Karakterisasi Komposit *Edible Film* Berbahan Dasar Gelatin Ceker Ayam dan Montmorilont”, *Seminar Nasional Kimia Dan Pendidikan Kimia* 6, h. 2.

bulan.⁴⁰ Pada penelitian sebelumnya, gelatin dari kulit ikan kakap merah diperoleh dengan perendaman asam asetat selama 24 jam. Hasil analisis sifat fisik dan kimia yang didapatkan yaitu kadar air 10,19%, kadar abu 0,4%, kekuatan gel 312,5 bloom, viskositas 17,4 cp, ph 5,45 dan titik isoelektrik 8.

⁴¹Perbedaan sifat fisik gelatin tipe A dan tipe B adalah sebagai berikut :⁴²

Tabel. 2.2. Sifat fisik gelatin tipe A dan tipe B

Sifat	Tipe A	Tipe B
Kekuatan Gel (<i>bloom</i>)	50 – 300	50 – 300
pH	3,8 – 5,5	4,7 – 5,4
Titik isoelektrik	7 – 9	4,7 – 5,4
Viskositas	15 – 75	20 – 75
Kadar Abu	0,3 - 2	0,5 – 2

3. Aplikasi Gelatin

Gelatin umumnya dimanfaatkan dalam industri pangan dan farmasi :⁴³

a. Industri Pangan

Gelatin digunakan sebagai pembentuk busa (*whipping agent*), pelapis (*edible film*), pengikat (*binder agent*), penstabil (*stabilizer*), pembentuk gel (*gelling agent*), perekat (*adhesive*), peningkat viskositas (*viscosity agent*) dan pengemulsi (*emulsifer*)

⁴⁰Mulyanti Munda, “Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam”, *Skripsi*, h. 20.

⁴¹Ima Hani Setiawati, “Karakterisasi Mutu Fisika Kimia Gelatin Kulit Ikan Kakap Merah (Lutjanus sp) Hasil Proses Perlakuan Asam”, *Skripsi*, h. 1.

⁴²Mulyanti Munda, “Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam”, *Skripsi*, h. 21.

⁴³Mulyanti Munda, “Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam”, *Skripsi*, h. 21.

Penelitian terdahulu menunjukkan, permen jeli yang dibuat dari gelatin kulit ikan lele menghasilkan tekstur permen jeli yang keras dan kenyal.⁴⁴

b . Bidang Farmasi

Gelatin digunakan dalam bahan pembuat kapsul dan pengikat tablet. Pada penelitian sebelumnya, gelatin digunakan sebagai bahan pengikat tablet *effervescent* ekstrak tanaman ceplukan yang menghasilkan peningkatan sifat fisik (bobot, kekerasan, kerapuhan) dari tablet tersebut.⁴⁵

C. *Edible Film*

Edible film adalah kemasan makanan berupa lapis tipis pada bahan yang dapat dikonsumsi secara langsung bersama makanannya (Gambar 2.2). *Edible film* mencegah adanya air, oksigen dan perpindahan larutan dari makanan.⁴⁶ *Film* memiliki ketebalan yaitu 0,01 inci atau 250 mikron, tidak berserat dan tidak mengandung bahan metalik. *Film* terdapat dalam bentuk roll, lembaran dan tabung.⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

⁴⁴Dhian Imani Prihardani dan Yuniata, “Ekstraksi Gelatin Kulit Ikan Lencam (*Lethrinus sp*) dan Aplikasinya Untuk Produk Permen Jeli”, *Jurnal Pangan Dan Agroindustri* 4, no. 1 (Januari 2016): h. 356.

⁴⁵Diyan Fitriah Setyowati, “Pengaruh Variasi Konsentrasi Gelatin Sebagai Bahan Pengikat Dan Manitol Sebagai Bahan Pengisi Terhadap Sifat Fisik Dan Respon Rasa Tablet Effervescent Ekstrak Tanaman Ceplukan (*Physalis angulata.L*)”, *Skripsi* (Surakarta : Universitas Muhammadiyah, 2009): h.2.

⁴⁶Dyah Ayu Prediatika Puspitasari, “Kualitas Warna, Tingkat Kejernihan dan Tingkat Ketebalan *Film* Gelatin Tulang Cakar Ayam Sebagai Alternatif Bahan Dasar *Edibel Film*”, *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 2, no. 3 (2013): h. 1.

⁴⁷Arinda Karina Rachmawati, “Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin Cincau Hijau (*Premna oblongifolia. Merr*) untuk Pembuatan *Edible Film*”, *Skripsi* (Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 2009), h. 29.



Gambar 2.2 *Edible film*

Edible film berfungsi sebagai penghalang (*barrier*) terhadap massa (kelembaban, oksigen, cahaya, gas volatil, lipida, zat terlarut), pembawa aditif, vitamin, mineral, antioksidan, antimikroba, pengawet, bahan untuk memperbaiki rasa dan warna produk yang dikemas serta memudahkan penanganan makanan dan berfungsi melindungi makanan dari kerusakan fisik, kimia dan mikrobiologi.⁴⁸

Film yang terbuat dari protein dan polisakarida umumnya sangat baik sebagai penghambat perpindahan gas, sehingga efektif mencegah oksidasi lemak. Komponen volatil yang hilang atau yang diserap oleh produk dapat diatur dengan melakukan pelapisan *edible film*.⁴⁹ Penggunaan *edible film* untuk kemasan produk-produk makanan seperti sosis, buah-buahan dan sayuran segar dapat memperlambat penurunan mutu karena fungsi dari *edible film* sebagai *barrier* sehingga mampu menciptakan kondisi atmosfer internal yang sesuai dengan kebutuhan produk yang dikemas.⁵⁰

⁴⁸Sri Hastuti Ningsih, “Pengaruh Penggunaan Plasticizer Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible Film* Campuran Whey dan Agar”, *Skripsi* (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), h. 20.

⁴⁹Maulana Karna Widjaja Wahyu, “Pemanfaatan Pati Singkong Sebagai Bahan Baku *Edible Film*”, *Skripsi* (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2009), h. 9.

⁵⁰ Mondya Purna Septa Ningwulan, “Pembuatan Biokomposit *Edible Film* dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler dan Waktu Sonikasi”, *Skripsi*, h. 7.

1. Komponen Penyusun *Edible Film*

Komponen penyusun *edible film* mempengaruhi karakteristik kemasan yang dihasilkan. Komponen utama penyusun *edible film* yaitu hidrokoloid, lipid (lemak) dan komposit.⁵¹

a. Hidrokoloid

Edible film golongan hidrokoloid dapat dibuat dari dua bahan utama yaitu protein, contohnya gelatin, jagung, kedelai, *wheat glute*, kasein, *corn zein*, protein susu dan protein ikan. Sedangkan bahan dari polisakarida dapat berupa selulosa dan turunannya, pati dan turunannya, pektin, ekstrak ganggang laut (alginate, karagenan, agar), gum (gum arab dan gum karaya), xanthan, kitosan dan lain-lain. Sifat *film* hidrokoloid tersebut mudah larut dalam air sehingga sangat potensial untuk dijadikan sebagai bahan kemasan.⁵²

b. Lemak

Lemak yang umum digunakan dalam pembuatan *edible film* yaitu lilin alami (*beeswax*, *carnauba wax*, *paraffin wax*), asil gliserol, asam lemak (asam oleat dan asam laurat) serta emulsifier. Pada penelitian sebelumnya, *edible film* yang dibuat dari lemak testa kelapa menghasilkan *film* yang kuat namun mudah rapuh⁵³

c. Komposit

Komposit pada dasarnya merupakan bahan campuran hidrokoloid dan lipida. Komposit adalah perpaduan dari dua material baru yang memiliki potensi yang lebih

⁵¹ Mondya Purna Septa Ningwulan, "Pembuatan Biokomposit *Edible Film* Dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler, Dan Waktu sonikasi", *Skripsi*, h. 9.

⁵² Arinda Karina Rachmawati, "Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin Cincau Hijau (*Premna oblongifolia. Merr*) untuk Pembuatan *Edible Film*", *Skripsi*, h. 29.

⁵³ Hilda Prabawati, dkk, "Pengaruh Konsentrasi Lemak Testa Kelapa terhadap Sifat Fisik Dan Kimia *Edible Film*", *J. Chemistry* 1, no. 1 (November 2012): h. 13.

baik dan unggul. Penelitian sebelumnya, *edible film* yang dibuat dari biokomposit perpaduan antara gelatin dan *bacterial cellulose microcrystal* (BCMC) meningkatkan sifat fisik dari *edible film* sehingga menghasilkan kualitas *film* yang lebih baik.⁵⁴

2. Karakteristik *Edible Film*

Karakteristik fisik yang diukur dan diamati dari kemasan *edible film* adalah ketebalan, kuat tarik (*tensile strength*) dan persen pemanjangan (*elongation to break*). Parameter-parameter tersebut dapat menjelaskan bagaimana karakteristik fisik dari bahan *film* yang berkaitan dengan struktur kimiannya. Karakteristik fisik menunjukkan integrasi *film* pada saat mengalami tekanan (*stress*) yang terjadi selama proses pembentukan *film* tersebut.⁵⁵

Mutu *Edible film* dapat dilihat dari salah satu sifat karakteristiknya yaitu sifat fisik. *Edible film* yang berkualitas harus memiliki sifat-sifat yang sama seperti kemasan plastik, yaitu mempunyai warna yang transparan agar tidak mempengaruhi keaslian dari warna produk yang dikemas. Selain itu *edible film* yang bagus memiliki elastisitas dan fleksibilitas yang baik, kerapuhan yang rendah, kuat, dan tidak retak selama penyimpanan.⁵⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

⁵⁴ Mondya Purna Septa Ningwulan, “Pembuatan Biokomposit *Edible Film* dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler, Dan Waktu sonikasi”, *Skripsi*, h. 9.

⁵⁵ Mondya Purna Septa Ningwulan, “Pembuatan Biokomposit *Edible Film* dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler, Dan Waktu sonikasi”, *Skripsi*, h. 9.

⁵⁶Nurhayati dan Agusman, “*Edible Film* Kitosan dari Limbah Udang Sebagai Pengemas Pangan Ramah Lingkungan”, *Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan* 6, no. 1, h. 43.

Karakteristik *edible film* meliputi :

a. Ketebalan *film* (mm)

Sifat fisik dari ketebalan mempengaruhi laju transmisi uap air, gas dan senyawa volatil serta sifat-sifat fisik lainnya seperti *tensile strength* dan *elongasi*. Ketebalan *film* dipengaruhi oleh konsentrasi padatan terlarut dalam larutan *film*. Konsentrasi padatan berbanding lurus dengan ketebalan *film* dimana semakin tinggi konsentrasi padatan terlarut maka semakin tinggi ketebalan *film* yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena jumlah polimer penyusun *film* yang mengakibatkan peningkatan ketebalan film.⁵⁷

b. Kuat tarik (*tensile strength*) (Mpa)

Kuat tarik merupakan gaya maksimum yang digunakan untuk memutuskan *edible film*. Kekuatan tarik yang tinggi mampu membuat *edible film* melindungi produk yang dikemasnya dari gangguan mekanis dengan baik. Kandungan protein dalam kolagen pada gelatin dan struktur jaringan bentuk anyaman mempengaruhi kekuatan tarik. Semakin banyak protein yang terkandung dalam gelatin maka semakin besar kuat tarik dari *edible film*.⁵⁸

c. Persen pemanjangan (*elongation*) (%)

Nilai persen pemanjangan merupakan perubahan panjang maksimum, dari produk *edible film* saat memperoleh gaya tarik sampai *edible film* terputus, dibandingkan dengan panjang mula-mula sebelum ditarik.⁵⁹ Besarnya nilai persen

⁵⁷Heany Ratri Estiningtias, "Aplikasi *Edible Film* Maizena dengan Penambahan Ekstrak Jahe Sebagai Antioksidan Alami pada *Coating* Sosis Sapi", *Skripsi*, h. 10.

⁵⁸Muhammad Hasdar, dkk, "Karakteristik *Edible Film* yang Diproduksi dari Kombinasi Gelatin Kulit Kaki Ayam dan *Soy Protein Isolate*", *Buletin peternakan* 35, no. 3. h. 6.

⁵⁹Muhammad Irfan Said, dkk, "Evaluasi Karakteristik Fisik *Edible Film* dari Gelatin Kulit Kambing Bligon yang Menggunakan Gliserol Sebagai *Plasticizer*", *Jurnal ilmu dan teknologi hasil ternak* 8, no. 2, h. 3.

pemanjangan berbanding terbalik dengan kuat tarik. Dimana jika nilai persen pemanjangan besar, maka nilai kuat tarik kecil. Apabila nilai pemanjangan lebih dari 50% maka pemanjangan atau *elongation* dikatakan baik namun apabila nilainya kurang dari 10% maka *edible film* tersebut tidak baik.⁶⁰

Karakteristik *edible film* dari hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.3. Karakteristik *edible film*

Karakteristik Edible Film			
Jenis Edible Film	Ketebalan	Kuat tarik	Persen pemanjangan
<i>Edible film</i> gelatin kulit kambing	0,257 mm	5,770 MPa	70,96 %
<i>Edible film</i> gelatin kulit nila merah	0,1203 mm	13,1598 MPa	4,864%
<i>Edible film</i> gelatin kulit kaki ayam broiler	0,09 mm	2,67 MPa	5,01%

Sumber : *Jurnal Edible Film* (2011)

⁶⁰Muhammad Hasdar, dkk, “Karakteristik *Edible Film* yang Diproduksi dari Kombinasi Gelatin Kulit Kaki Ayam dan *Soy Protein Isolate*”, *Buletin peternakan* 35, no. 3. h. 6.

D. Aplikasi *Edible Film* Sebagai kemasan makanan.

Aplikasi *edible film* sebagai kemasan bahan pangan saat ini sudah semakin meningkat. *Edible film* banyak digunakan untuk kemasan produk buah-buahan segar dan produk pangan lainnya seperti sosis, daging dan ayam beku, produk hasil laut dan pangan semi basah.⁶¹

Menurut beberapa penelitian sebelumnya, pelapis *edible film* dari gelatin dapat mempertahankan daya ikat air pada daging karena selongsong *edible film* mengandung protein, sehingga protein tersebut dapat mengikat air bebas yang terdapat pada sosis.⁶² Buah salak yang dilapisi dengan *edible film* mampu memperlambat penurunan kadar air sebesar 0,64%, memperlambat penyusutan bobot sebesar 0,08%, memperlambat penurunan total gula sebesar 0,35%, memperlambat pelunakan sebesar 4,01% dan dapat memperpanjang umur simpan produk selama 10 hari.⁶³ Dodol durian yang dikemas dengan *edible film* mampu memperpanjang umur simpan produk hingga 25-44 hari dibandingkan dengan dodol durian yang dikemas dengan kertas minyak memiliki umur simpan produk jauh lebih kecil yaitu 7 hari.⁶⁴ Buah anggur yang dikemas dengan *edible film* mampu menghambat susut berat buah anggur selama penyimpanan menjadi setengah dari susut berat kontrol.⁶⁵

⁶¹ Mondya Purna Septa Ningwulan, "Pembuatan Biokomposit *Edible Film* dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler dan Waktu Sonikasi", *Skripsi*, h. 10.

⁶²A, T. Muttaqien, dkk, "Sifat Fisik *Edible Film* dari Gelatin Shank Ayam Broiler dan Pengaruh Penggunaannya Terhadap Cemaran Mikroba Sosis Daging Sapi dengan Masa Simpan yang Berbeda", *Tropical Animal Husbandry* 2, no. 1, h. 17.

⁶³RR. Lucia Evi Andriana Widyasari, "Aplikasi *Edible Film* dari Isolat Protein Kedelai Asam Lemak untuk Pengawetan Buah Salak Pondoh", *Skripsi* (Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2000): h. 57.

⁶⁴Maulana, Karnawidjadja Wahyu, "Pemanfaatan Pati Singkong Sebagai Bahan Baku *Edible Film* ", *Skripsi* (Bandung : Universitas Padjadjaran, 2009): h. 26.

⁶⁵Arinda Karina Rachmawati, "Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin Cincau Hijau (*Premna oblongifolia*. Merr) untuk Pembuatan *Edible Film*", *Skripsi* , h. 29.

E. Plasticziser

Plasticziser adalah bahan yang dtambahkan ke dalam pembentuk *edible film*. Fungsinya dapat meningkatkan fleksibilitas, menurunkan gaya intermolekuler sepanjang rantai polimernya, sehingga *film* menjadi lentur ketika dibengkokkan. Konsentrasi *plasticziser* mempengaruhi karakteristik fisik *edible film*. *Plasticziser* dari golongan polihidrik alkohol atau poliol adalah gliserol dan sorbitol.⁶⁶

Gliserol dan sorbitol banyak digunakan sebagai *plasticziser*, karena stabilitas dan tidak beracun.⁶⁷ Penambahan gliserol dan sorbitol lebih efektif, karena mampu mengurangi kerapuhan dan ketahanan film jika disimpan pada suhu rendah. Selain itu poliol seperti gliserol dan sorbitol dapat mengurangi ikatan hidrogen internal sehingga akan meningkatkan jarak antarmolekul.⁶⁸

1. Gliserol

Gliserol merupakan senyawa golongan alkohol polihidrat dengan 3 buah gugus hidroksil dalam satu molekul (*alkohol trivalent*). Gliserol memiliki rumus kimia $C_3H_8O_3$. Nama kimianya 1,2,3 propanatriol. Berat molekul gliserol adalah 92,1 dengan masa jenis $1,23 \text{ g/cm}^3$ dan titik didihnya 209°C . Sifat kimia giserol yaitu mudah larut dalam air, meningkatkan viskositas larutan, mengikat air dan menurunkan A_w .⁶⁹


⁶⁶Sri Hastuti Ningsih, “Pengaruh Penggunaan *Plasticziser* Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible Film* Campuran Whey dan Agar”, *Skripsi*, h. 20.

⁶⁷Sri Hidayati,dkk, “Aplikasi Sorbitol Pada Produksi Biodegradable Film Dari Nata De Cassava”, *J. Reaktor* 15, no. 3, h. 197.

⁶⁸Christina Winarti, dkk, “Teknologi Produksi dan Aplikasi Pengemas *Edible Film* AntiMikroba Berbasis Pati”, *J. itbang Pertanian* 31, no. 3, h. 89.

⁶⁹Estiningtyas Heany Ratri, “Apikasi *Edible fim* Maizena dengan Penambahan Ekstrak Jahe sebagai Antioksidan Alami pada *Coating* Sosis Sapi”, *Skripsi*, h. 9.

Gliserol terdapat dalam bentuk ester (gliserida) pada semua hewan, lemak nabati dan minyak. Gliserol termasuk jenis plasticziser yang hidrofilik, menambah sifat polar dan larut dalam air. Struktur gliserol dapat dilihat pada gambar 2.3 :⁷⁰



Struktur Molekul Gliserol⁷¹

Gliserol efektif digunakan sebagai *plasticziser* pada *film* hidrofilik, seperti pektin, pati, gelatin dan modifikasi pati. Gliserol mudah disisipkan diantara rantai protein dan membentuk ikatan hidrogen antara gugus amida dan protein gluten. Hal ini mengakibatkan penurunan interaksi langsung dan kedekatan antar rantai protein. Laju transmisi uap air meningkat dengan peningkatan kadar gliserol dalam *film* akibat penunjang kerapatan jenis protein.⁷²

Gliserol berbentuk cair lebih sesuai digunakan sebagai *plasticziser*, karena keuntungan gliserol dalam bentuk cair mudah tercampur dalam larutan *film* dan terlarut dalam air.⁷³ Menurut penelitian terdahulu, penambahan gliserol sebagai

⁷⁰Sri Hasuti Ningsih, “Pengaruh *Plasticziser* Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible Film* Campuran Whey dan Agar”, *Skripsi*, h. 22.

⁷¹Sri Hasuti Ningsih, “Pengaruh *Plasticziser* Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible Film* Campuran Whey dan Agar”, *Skripsi*, h. 23.

⁷²Estiningtyas Heany Ratri, “Apikasi *Edible film* Maizena dengan Penambahan Ekstrak jahe sebagai Antioksi dan Alami pada *Coating Sosis Sapi*”, *Skripsi*, h. 9.

⁷³Sri Hasuti Ningsih, “Pengaruh *Plasticziser* Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible Film* Campuran Whey dan Agar”, *Skripsi*, h. 24.

plasticziser berpengaruh nyata dalam menurunkan nilai kuat tarik dan menaikkan nilai elongasi sehingga *edible film* yang dihasilkan semakin fleksibel dan plastis.⁷⁴

2. Sorbitol (*hexahydrohexane*)

Sorbitol pertama kali ditemukan oleh ahli kimia dari Perancis yaitu Joseph Boosingault pada tahun 1872, dari biji tanaman bunga ros. Secara alami, sorbitol dapat dihasilkan dari berbagai jenis buah.⁷⁵ Sorbitol dinyatakan GRAS (*Generally Recognized As Safe*) atau secara umum, dikenal sebagai produk yang aman oleh U.S. *Food and Drug Administration* dan disetujui penggunaannya oleh Uni Eropa serta banyak Negara di seluruh dunia, mencakup Australia, Austria, Kanada dan Jepang.⁷⁶

Sorbitol adalah pemanis massal yang ditemukan dalam produk makanan. Sorbitol merupakan sebuah poliol (gula alkohol) berfungsi sebagai *Texturizing Humectant Agent*. Humektan yaitu tambahan makanan yang dapat menyerap lembab sehingga mampu mempertahankan kadar air dalam makanan. Penggunaannya bertujuan untuk menurunkan nilai kadar air (Aw). Sorbitol memiliki kesan halus, dan sejuk di mulut.⁷⁷

Sorbitol digunakan sebagai pengganti sukrosa bagi penderita diabetes. Adapun kekurangan sorbitol yaitu jika digunakan dalam jumlah berlebih menyebabkan terjadinya diare. Hal ini karena sorbitol merupakan gula yang

⁷⁴Muhammad Sudriman Akili, dkk, "Karakteristik *Edible Film* dari Pektin Hasil Ekstraksi Kulit Pisang", *Jurnal Keteknik Pertanian* (2012);, h. 44.


⁷⁵Diana Soesilo, dkk, "Peranan Sorbitol Dalam Mempertahankan Kestabilan pH Saliva Oada Proses Pencegahan Karies", *Maj. Ked. Gigi (Dent. J)*, 38 no. 1 (Januari 2015):h. 26.

⁷⁶ Diana Soesilo, dkk, "Peranan Sorbitol Dalam Mempertahankan Kestabilan pH Saliva Oada Proses Pencegahan Karies", *Maj. Ked. Gigi (Dent. J)*, 38 no. 1, h. 27.

⁷⁷Windi Atmaka, dkk, "Pengaruh Berbagai Konsentrasi Sorbitol Terhadap Karakteristik Sensorik Kimia dan Kapasitas Antioksidan Getuk Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas*) Selama Penyimpanan", *Jurnal Teknosains Pangan* 2 no. 3 (Juli 2013): h. 2.

diabsorpsi sangat sedikit oleh usus halus, sehingga sorbitol akan langsung masuk ke usus besar, dan dapat menunjang terjadinya diare dan perut kembung.⁷⁸

Sifat sorbitol yaitu sangat mudah larut dalam air, sukar larut dalam etanol, methanol dan asam asetat. Namun tidak larut hampir dalam semua pelarut organik. Sorbitol atau hexitol memiliki rumus kimia $C_6H_{14}O_6$ dengan rumus molekul dapat dilihat pada gambar. 2.4:⁷⁹



Menurut penelitian sebelumnya, penambahan sorbitol dalam *edible film* memberikan sifat fleksibilitas/keelastisan yang baik pada *film* yang dihasilkan sehingga *film* tidak mudah pecah.⁸¹

⁷⁸Diana Soesilo,dkk, “Peranan Sorbitol Dalam Mempertahankan Kestabilian pH Saliva Oada Proses Pencegahan Karies”, *Maj. Ked. Gigi (Dent. J)*, 38 no. 1, h. 27.

⁷⁹Marlinna, “Optimasi Komposisi Propilen Glikol Dan Sobiol Sebagai Humektan Dalam Formula Krim Anti Hair Loss Ekstrak Saw Palmetto (*Serenoa repens*): Aplikasi Desain Faktorial”, *Skripsi* (Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2007): h. 14.

⁸⁰Marlinna, “Optimasi Komposisi Propilen Glikol Dan Sobiol Sebagai Humektan Dalam Formula Krim Anti Hair Loss Ekstrak Saw Palmetto (*Serenoa repens*): Aplikasi Desain Faktorial”, *Skripsi*, h. 14.

⁸¹Gandhi E. Julianto, dkk, “Karakterisasi *Edible Film* dari Gelatin Kulit Nila Merah dengan Penambahan *Plasticizer* Sorbitol dan Asam Palmitat”, *J. Perikanan* 13, no. 1, h. 4.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Ketebalan *Edible Film*


Pengujian ketebalan *edible film* dari gelatin kulit kuda diukur menggunakan alat *micrometer scrup*. Nilai ketebalan didapatkan dari rata-rata hasil pengukuran pada lima titik yang berbeda. Nilai ketebalan *edible film* dapat dilihat pada Gambar 4.1:



Gambar 4.1 Ketebalan *edible film* dari gelatin kulit kuda pada penggunaan konsentrasi plasticizer sorbitol berbeda

2. Kuat tarik *Edible Film*


Kuat tarik *edible film* dari gelatin kulit kuda diukur menggunakan alat konstanta pegas. Nilai kuat tarik didapatkan dari tarikan maksimum yang dapat dicapai sampai *edible film* tetap bertahan sebelum putus atau sobek. Rata-rata kekuatan tarik *edible film* dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 *Kuat tarik edible film dari gelatin kuda pada penggunaan konsentrasi plasticizer sorbitol berbeda.*

3. Perpanjangan *Edible Film*


Perpanjangan atau elongasi menunjukkan elastisitas *edible film*. Nilai perpanjangan diukur bersama dengan kuat tarik. Rata-rata perpanjangan *edible film* dari gelatin kulit kuda dapat dilihat pada Gambar 4.3:



Gambar 4.3 *Perpanjangan edible film dari gelatin kulit kuda pada penggunaan konsentrasi plasticizer sorbitol berbeda*

4. Sifat Organoleptik *Edible film*

Uji organoleptik dilakukan pada sosis yang dibungkus dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda. Pengujian ini meliputi aroma, warna, rasa dan kekenyalan. Penilaian dilakukan oleh 33 orang (7 laki-laki dan 26 perempuan) mahasiswa jurusan kimia Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengisi kuisioner. Para panelis memberikan nilai kesukaan terhadap produk dengan skala yang terdiri dari 5 tingkat yaitu 1 = sangat tidak suka, 2 = tidak suka, 3 = netral, 4 = suka, 5 = sangat suka. Hasil rangking organoleptik dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Hasil penilaian rata-rata uji organoleptik oleh 33 panelis meliputi uji aroma, warna, rasa dan kekenyalan *edible film* (konsentrasi gliserol 30%) dengan variabel peningkatan konsentrasi sorbitol

B. Pembahasan

1. Ketebalan *Edible film*

Nilai ketebalan *edible film* dapat dilihat pada gambar 4.1. Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, perlakuan konsentrasi sorbitol tidak berpengaruh nyata ($p > 0,05$) terhadap ketebalan *edible film* dari gelatin kulit kuda. Ini berarti bahwa, penambahan sorbitol dengan konsentrasi 30%, 40% dan 50% (v/v) menghasilkan ketebalan *edible film* yang tidak berbeda secara signifikan. Hal ini disebabkan karena pembuatan *edible film* menggunakan wadah cetakan yang sama, sehingga ketebalan *edible film* juga hampir sama. Selain itu, konsentrasi gelatin yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan *edible film*, adalah sama yaitu 0,067%. Menurut pendapat Gontard (1993), faktor yang mempengaruhi ketebalan *edible film* adalah konsentrasi padatan terlarut dalam larutan *film*, makin tinggi konsentrasi padatan terlarut (gelatin) maka makin tinggi ketebalan *edible film* yang dihasilkan. Hal tersebut disebabkan karena bertambahnya jumlah polimer penyusun *film* yang mengakibatkan peningkatan ketebalan *edible film*.

Penambahan *plasticizer* gliserol dan sorbitol menghasilkan ketebalan *edible film* yang baik. Karena ketebalan *edible film* gelatin kulit kuda masih dibawah standar (0,25 mm) yaitu 0,17-0,22 mm (Skurts, dkk, 2011). Menurut Yullianti dan Ginting (2012), semakin tebal *edible film*, maka semakin tinggi kemampuan *edible film* dalam menghambat laju air, sehingga daya simpan produk semakin lama. Namun, jika terlalu tebal akan berpengaruh pada rasa produk saat dimakan, sehingga ketebalan *edible film* harus disesuaikan dengan produk yang dikemas.

Ketebalan *edible film* dari gelatin kulit kuda yang diperoleh, berbeda dengan ketebalan *edible film* yang diperoleh dari beberapa peneliti terdahulu.

Seperti ketebalan *edible film* berbahan gelatin kulit nila merah dengan penambahan *plasticziser* sorbitol yaitu 0,09-0,12 mm (Gandhi E Julianto,dkk, 2011), *edible film* dari pektin hasil ekstraksi kulit pisang yaitu 0,12-0,15 mm (Muhammad Sudirman Akili,dkk 2012) dan *edible film* dari tepung aren dengan penambahan *plasticziser* gliserol yaitu 0,16-0,20 mm (Pamalia Coniwanti,dkk 2014).

2. Kuat tarik *edible film*

Nilai kuat tarik *edible film* dapat dilihat pada gambar 4.2. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi sorbitol, maka akan menurunkan nilai kuat tarik dari *edible film*. Menurut Gandhi, dkk (2011), sorbitol mampu masuk kedalam rantai polimer, sehingga menurunkan ikatan hidrogen internal antara protein, yang menyebabkan menurunnya nilai kuat tarik. Hal ini sesuai dengan pendapat Pamalia Coniwanti dkk (2014) yang menyatakan bahwa, senyawa *plasticziser* (sorbitol) yang ditambahkan, akan menghambat interaksi antar gelatin, sehingga *film* menjadi elastis namun menurunkan nilai kuat tarik dari *edible film*.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, kuat tarik *edible film* dari kulit kuda dipengaruhi secara signifikan ($p < 0,05$) oleh penambahan konsentrasi sorbitol. Ini berarti bahwa penambahan sorbitol 30%, 40% dan 50% masing-masing memberikan perbedaan yang signifikan terhadap kuat tarik *edible film*.

Kekuatan tarik yang dihasilkan dari penelitian ini, berbeda dengan kuat tarik dari *edible film* berbahan pektin dengan penambahan *plasticziser* gliserol yaitu 5,56 Mpa-29,72 Mpa (Muhammad Sudirman Akili,dkk, 2012), dan *edible film* dari gelatin kulit kambing bligon yaitu 3,41 Mpa -5,77 Mpa (Muh Irfan Said,dkk, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa nilai kuat tarik yang diperoleh dari penelitian ini lebih besar dari penelitian sebelumnya.

Kuat tarik merupakan sifat fisik dari *edible film*, yang berhubungan dengan kekuatan *edible film* dalam menahan kerusakan fisik pada kemasan bahan pangan. *Edible film* dengan nilai kuat tarik tertinggi, diharapkan mampu melindungi produk yang dikemasnya dari gangguan mekanis dengan baik (Muhammad Sudirman Akili, dkk, 2012).

3. Perpanjangan *edible film*

Nilai perpanjangan *edible film* dapat dilihat pada gambar 4.3. Hasil ini menunjukkan, bahwa nilai perpanjangan *edible film* berbanding lurus dengan konsentrasi sorbitol yang ditambahkan. Menurut Gandhi, dkk (2011) semakin tinggi konsentrasi sorbitol, akan meningkatkan nilai perpanjangan *edible film*.

Penambahan *plasticziser* sorbitol dapat menyebabkan turunnya gaya intermolekuler sepanjang rantai polimer, sehingga meningkatkan fleksibilitas film. *Film* tanpa penambahan gliserol atau sorbitol akan menjadi sangat rapuh dan mudah retak (Sri Hastuti Ningsih, 2015). *Plasticziser* sorbitol dapat berinteraksi dengan gelatin, sehingga membentuk ikatan gelatin-*plasticziser*, dimana ikatan ini dapat membentuk peningkatan elastisitas. Poliol seperti sorbitol berfungsi efektif sebagai *plasticziser* berdasarkan kemampuan mengurangi ikatan hidrogen internal sehingga menurunkan kekakuan dan meningkatkan fleksibilitas *film* (Gandhi E Julianto, dkk, 2011).

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, nilai perpanjangan *edible film* dari gelatin kulit kuda dipengaruhi secara signifikan ($p < 0,05$) oleh penambahan konsentrasi sorbitol. Ini menunjukkan bahwa semua perlakuan konsentrasi sorbitol 30%, 40% dan 50% memberikan perbedaan yang nyata terhadap nilai perpanjangan *edible film*.

Perpanjanganyang dihasilkan dari penelitian ini berbeda dengan *edible film* berbahan dasar gelatin kulit ikan nila merah, dengan penambahan konsentrasi

sorbitol 0,0% - 37,5% adalah 2,3761% - 4,864% (Gandhi E Julianto,dkk, 2011) dan *edible film* dari pektin cincau hijau menggunakan *plasticziser* gliserol yaitu 13,7% - 18,4% (Arinda Karina Rachmawati, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa nilai perpanjangan yang diperoleh dari penelitian ini, lebih tinggi dari penelitian-penelitian sebelumnya.


Menurut Natalya , (2015) adanya penambahan *plasticziser* menyebabkan struktur *edible film* lebih lembut, kuat tarik menurun dan perpanjangan meningkat. Persen perpanjangan lebih tinggi menunjukkan *edible film* lebih fleksibel. Pada penelitian ini *edible film* dengan penambahan sorbitol 50% mempunyai nilai perpanjangan tertinggi yaitu 31,4285%. *Edible film* yang baik memiliki standar nilai persen perpanjangan atau elongasi antara 10 – 50 % (Pamilia Coniwanti,dkk, 2014).

4. Organoleptik

Organoleptik adalah metode yang digunakan untuk menguji suatu bahan atau produk dengan melibatkan panca indera. Uji organoleptik memiliki relevansi dengan mutu produk karena berhubungan langsung dengan selera konsumen. Pada penelitian ini dilakukan beberapa pengujian terhadap aroma, warna, rasa dan kekenyalan produk sosis yang telah dibungkus dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda.

a) Aroma

Aroma adalah sifat bahan makanan yang dirasakan oleh indra penciuman. Dalam industri pangan, pengujian aroma atau bau dianggap penting karena dapat menentukan diterima atau tidaknya produk tersebut (Sri Haryanti dkk, 2015). Nilai rata-rata skor hedonik aroma sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda dapat dilihat pada Gambar 4.6:




Gambar 4.6 Skor hedonik aroma sosis yang dikemas dengan edible film dari gelatin kulit kuda

Pada gambar diatas, rata-rata skor yang diberikan panelis pada sampel A dan B adalah sama yaitu 2,42. Sedangkan pada sampel C skor yang diberikan yaitu 2,61. Apabila skor 2,42 dipersepsikan maka, aroma sampel A dan B tidak disukai panelis. Sedangkan sampel C cenderung ke netral. Dalam pengisian kuesioner, panelis memberikan komentar bahwa aroma sosis yang dikemas dengan *edible film* memberikan bau khas gelatin.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, penambahan konsentrasi sorbitol (30%, 40% dan 50%) tidak berpengaruh nyata ($p > 0,05$) terhadap aroma produk sosis yang dikemas dengan *edible film* yang terbuat dari gelatin kulit kuda. Ini berarti bahwa antara sampel A, B dan C memiliki aroma yang sama. Hal ini dapat dikaitkan dengan aroma sorbitol, dimana sorbitol merupakan pelarut yang tidak berbau, sehingga ketika sosis dikemas dengan *edible film*, tidak mempengaruhi aroma khas produk tersebut.

b) Warna

Warna adalah faktor yang menentukan menarik tidaknya suatu produk makanan. Warna merupakan salah satu visual yang menjadi kesan pertama konsumen dalam menilai makanan (Kartika, dkk, 1998). Nilai skor rata-rata hedonik warna sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda dapat dilihat pada Gambar 4.7.




Gambar 4.7 Skor hedonik warna sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda

Pada gambar diatas, rata-rata skor yang diberikan panelis pada sampel A yaitu 3,52. Sampel B yaitu 3,48 dan sampel C yaitu 3,55. Skor tersebut jika dipersepsikan, maka warna yang dihasilkan oleh sampel A dan C disukai oleh panelis. Sedangkan pada sampel B, panelis memberikan penilaian netral. Dalam pengisian kuesioner, panelis memberikan komentar bahwa warna sosis yang dikemas dengan *edible film*, memberikan tampilan warna yang menarik. Hal ini boleh dipengaruhi oleh warna gelatin yang dihasilkan yaitu warna agak kekuningan.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, penambahan konsentrasi sorbitol tidak berpengaruh nyata ($p > 0,05$) terhadap warna sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda. Ini menunjukkan bahwa warna antara ketiga sampel yaitu A (penambahan sorbitol 30%), B (penambahan sorbitol 40%) dan C (penambahan sorbitol 50%) tidak berbeda secara signifikan. Hal ini disebabkan karena sorbitol merupakan pelarut yang tidak berwarna. *Edible film* yang dihasilkan dari gelatin kulit kuda memiliki warna yang transparan, sehingga ketika *edible film* digunakan sebagai pengemas pada sosis, maka warna dari produk tersebut tidak dipengaruhi.

c) Rasa

Rasa merupakan faktor pendukung kualitas suatu produk. Rasa dihasilkan dari komposisi bahan makanan yang dirasakan oleh indra pengecap. (Elius Tanti Marlina, dkk, 2012). Skor rata-rata hedonik untuk rasa sosis yang dikemas dengan *edible film* dapat dilihat pada Gambar 4.8.




Gambar 4.8. Skor hedonik rasa sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda

Padagambardiatas, nilai rata-rata skor yang diberikan pada sampel A yaitu 3,39, sampel B yaitu 3,33 dan sampel C yaitu 3,30. Jika dipersepsikan dengan skor hedonik, panelis memberikan penilaian netral atau biasa pada rasa sosis yang dikemas dengan *edible film*. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penambahan konsentrasi sorbitol maka tidak disukai oleh panelis. Hal ini dipengaruhi oleh *edible film* yang dihasilkan. Semakin tebal *edible film*, maka akan mempengaruhi rasa dari produk sosis yang dikemas.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa, penambahan konsentrasi sorbitol, tidak berpengaruh nyata ($p > 0,05$) terhadap rasa produk sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda. Ini menunjukkan bahwa rasa dari ketiga sampel A (penambahan sorbitol 30%), B (penambahan sorbitol 40%) dan C (penambahan sorbitol 50%) adalah sama.

d) Kekenyalan

Kekenyalan dalam uji organoleptik pada makanan adalah kemampuan kembalinya makanan ke bentuk semula setelah ditekan dengan tangan (Elius Tanti Marlina, dkk, 2012). Nilai rata-rata skor hedonik kekenyalan sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Grafik 4.8 Skor hedonik rasa sosis yang dikemas dengan edible film dari gelatin kulit kuda

Pada gambar diatas, nilai skala hedonik tertinggi yaitu pada sampel C dengan nilai 3,42. Sedangkan sampel A dan B memiliki nilai rata-rata yang sama yaitu 3,33. Dari data tersebut jika dipersepsikan dengan skala hedonik, panelis memberikan penilaian biasa untuk kekenyalan sosis yang dikemas dengan *edible film*.

Berdasarkan hasil analisis sidik ragam, konsentrasi sorbitol tidak memberikan pengaruh yang berarti ($p > 0,05$) terhadap kekenyalan sosis yang dikemas dengan *edible film* dari gelatin kulit kuda. Ini menandakan bahwa kekenyalan sosis, antara sampel A (penambahan sorbitol 30%), B (penambahan sorbitol 40%) dan C (Penambahan sorbitol 50%) adalah sama. Hal ini disebabkan karena kekenyalan dipengaruhi oleh gelatin. Gelatin mampu membentuk gel sehingga ketika *edible film* diaplikasikan pada sosis, gelatin akan masuk kedalam jaringan sosis dan mempengaruhi kekenyalan. Namun dalam penelitian ini konsentrasi gelatin yang digunakan adalah sama yaitu 0,067% sehingga tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan pada kekenyalan sosis. Menurut panelis, kekenyalan sosis tersebut tidak berbeda dengan sosis yang dijual dipasaran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Karakteristik *edible film* dari gelatin kulit kuda dengan penggunaan konsentrasi gliserol 30 % (v/v) dengan variasi konsentrasi sorbitol 30%, 40% dan 50% (v/v) untuk ketebalan berturut-turut yaitu 0,17 mm, 0,21 mm dan 0,22 mm. Nilai kuat tarik yang diperoleh yaitu 39,6341 MPa, 30,4878 MPa dan 17,4034 MPa. Nilai persen pemanjangan yang diperoleh yaitu 16,1904%, 23,8095% dan 31,4285%.
2. Uji organoleptik *edible film* dengan penambahan sorbitol 50 % (v/v) (sampel C) memberikan daya terima terbaik untuk kategori aroma, warna dan kekenyalan. Hasil ini menunjukkan bahwa *edible film* dari gelatin kulit kuda dapat diterima sebagai bahan kemasan alternatif untuk makanan.

B. Saran

Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan pengujian laju transmisi uap air pada *edible film* dari gelatin kulit kuda untuk mengetahui kemampuan *edible film* dalam menyerap air dari udara di sekeliling bahan .


DAFTAR PUSTAKA

- Anida. "Pengaruh Variasi Konsentrasi dan Lama Perendaman Asam Asetat (CH_3COOH) Terhadap Produksi Gelatin Dari Limbah Kulit Kuda (*Equus caballus*)". *Skripsi*. Makassar : UIN Alauddin Makassar. 2016
- Agustin, Agnes Triasih.. "Gelatin Ikan : Sumber, Komposisi Kimia dan Potensi Pemanfaatannya". *Jurnal Media Teknologi Hasil Perikanan* 1. no. 2. (Agustus 2013): h. 3.
- Akili, Muhammad Sudirman, dkk. "Karakteristik *Edible Film* dari Pektin Hasil Ekstraksi Kulit Pisang". *Jurnal Keteknikan Pertanian* 26, no. 1 (2012): h. 44.
- Atmaka, Windi, dkk. " Pengaruh Berbagai Konsentrasi Sorbitol Terhadap Karakteristik Sensorik Kimia dan Kapasitas Antioksidan Getuk Ubi Jalar Ungu (*Ipomoea batatas*) Selama Penyimpanan". *Jurnal Teknosains Pangan* 2. No. 3 (Juli 2013): h. 2.
- Coniwanti, Pamilia, dkk. "Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Gliserol dan VCO (*Virgin Coconut Oil*) Terhadap Karakteristik *Edible Film* dari Tepung Aren". *Jurnal Teknik Kimia* 20, no. 2 (April 2014): h. 1.
- Estiningtyas, Ratri Heany. "Apikasi *Edible film* Maizena dengan Penambahan Ekstrak Jahe sebagai Antioksidan Alami pada Coating Sosis Sapi". *Skripsi*. Surakarta: Univeritas Sebelas Maret, 2010.
- Hasan. "Studi Ekstraksi Pada Proses Pembuatan Gelatin Tipe B Dari kulit Sapi". *Skripsi*. Bogor : Institut Pertanian Bogor. 2007.
- Hastuti, Sri Ningsih. "Pengaruh Penggunaan Plasticizer Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible Film* Campuran Whey dan Agar". *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015.
- Hasdar, Muhammad, dkk. " Karakteristik *Edible film* yang Di produksi dari Kombinasi Gelatin Kulit Kaki Ayam dan *Soy Potein Isolate*". *Buletin peternakan* 35, no. 3. (Oktober 2011): h. 2-6.
- Hidayati, Sri, dkk. "Aplikasi Sorbitol Pada Produksi Biodegradable Film Dari Nata De Cassava". *Reaktor* 15, no. 3 (April 2015): h. 197.
- HP, Sudaryati. dkk. "Sifat Fisik dan Mekanis *Edible Film* dari Tepung Porang (*Amorphopallus oncophyllus*) Flour and Carbonxymethylcellulose.". *Jurnal Teknologi Pertanian* 11. no. 3 (Juli 2010): h. 2.
- Said, Muhammad Irfan, dkk, "Evaluasi Karaterstk Fisik *Edible Film* dari Gelatin Kulit Kambing Bligon yang Menggunakan Gliserol Sebagai *Plasticizer*", *Jurnal Ilmu dan Teknologi Hasil Ternak* 8. no. 2 (Oktober 2013): h. 1-3.
- Syafiqoh, Fatma. "Analisis Gelatin Sapi Dan Gelatin Babi". *Skripsi*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah. 2014
- Setiani, Wini. "Preparasi dan Karakterisasi *Edible Film* dari Poliblend Pati Sukun-Kitosan". *Valensi* 3. No. 2 (2013): h. 2.

- Setyowati, Diyan Fitriah “Pengaruh Variasi Konsentrasi Gelatin Sebagai Bahan Pengikat Dan Manitol Sebagai Bahan Pengisi Terhadap Sifat Fisik Dan Respon Rasa Tablet *Effervescent* Ekstrak Tanaman Ceplukan (*Physalis angulata.L*)”, Skripsi (Surakarta : Universitas Muhamadiyah, 2009): h.2.
- Soesilo, Diana, dkk. “Peranan Sorbitol Dalam Mempertahankan Kestabilan pH Saliva Pada Proses Pencegahan Karies”. *Maj. Ked. Gigi. (Dent. J)* 38, no. 1 (Januari 2005):h. 26-27.
- Julianto, Gandhi,dkk. “Karakterisasi *Edible Film* dari Gelatin Kulit Nila Merah dengan Penambahan *Plasticziser* Sorbitol dan Asam Palmitat”. *J. Perikanan* 13. no. 1 (2011): h. 2.
- Kuni, Hidayati dan Irwan Nugraha”. Sintesis dan Karakteristik Komposit *Edible Film* Berbahan dasar Gelatin Ceker Ayam dan Montmorillonit”. *Seminar Nasional Kimia an Pendidikan Kimia VI* (Juni 2014): h. 2.
- Marlinna. “Optimasi Komposisi Propilen Glikol dan Sobiol Sebagai Humektan Dalam Formula Krim Anti Hair Loss Ekstrak Saw Palmetto (*Serenoa repens*): Aplikasi Desain Faktorial”. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma, 2007.
- Marlinna, Eulis Tanti, dkk.”Uji Organoleptik Daging Ayam Yang Diberi Ransum Yang Mengandung Lumpur Susu Terfermentasi Oleh *Aspergillus niger*”. *Jurnal Ilmu Teknik* 12, no 1.(Juni 12): h.21-22.
- Muin, A NurWahdaniah. “Pengaruh Perbedaan Bagian Kulit dan Lama Perendaman Dalam Larutan Asam Cuka (CH_3COOH) Terhadap Kualitas Kerupuk Kulit Kerbau”. *Skripsi* .Makassar : Universitas Hasanuddin, 2014.
- Munda, Mulyanti. “Pengaruh Konsentrasi Asam Asetat dan Lama Demineralisasi Terhadap Kuantitas dan Kualitas Gelatin Tulang Ayam”. *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin, 2013.
- Muttaqien, A.T dkk. “Sifat Fisik *Edible Film* dari Gelatin Shank Ayam Broiler dan Pengaruh Penggunaannya Terhadap Cemaran Mikroba Sosis Daging Sapi dengan Masa Simpan yang Berbeda”. *Tropical Animal Husbandry* 2. no. 1 (Januari 2013): h. 2.
- Nurhayati dan Agusman. “*Edible Film* Kitosan dari Limbah Udang Sebagai Pengemas Pangan Ramah Lingkungan”. *Pengolahan Produk Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan* 6, no.1 (2011): h. 1-43.
- Ningsih, Sri Hastuti. “Pengaruh *Plasticziser* Gliserol Terhadap Karakteristik *Edible film* Campuran Whey dan Agar “. *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin. 2015.
- Ningwulan, Mondya Purna Septa. “Pembuatan Biokomposit *Edible Film* dari Gelatin/*Bacterial Cellulose Microcrystal* (BCMC) : Variasi Konsentrasi Matriks, Filler dan Waktu Sonikasi”. *Skripsi*. Jakarta : Universitas Indonesia. 2012.
- Prihardani, Dhian Imani dan Yuniata, “Ekstraksi Gelatin Kulit Ikan Lencam (*Lethrinus sp*) dan Aplikasinya Untuk Produk Permen Jeli”, *Jurnal Pangan Dan Agroindustri* 4, no. 1 (Januari 2016): h. 356.
- Puspitasari, Dyah Ayu Prediatika. “Kualitas Warna, Tingkat Kejernihan dan Tingkat Ketebalan *Film* Gelatin Tulang Cakar Ayam Sebagai Alternatif

- Bahan Dasar *Edible Film*". *Jurnal Aplikasi Teknologi Pangan* 2. No. 3 (2013): h. 1.
- Rachmawati, Arinda Karina. "Ekstraksi dan Karakterisasi Pektin Cincau Hijau (*Premna oblongifolia. Merr*) untuk Pembuatan *Edible Film*". *Skripsi* Surakarta : Universitas Sebelas Maret. 2009.
- Sara, Nathalya Edson M. "Karakteristik *Edible Film* Berbahan Dasar Whey Dangka Dan Agar Dengan Penambahan Konsentrasi Sorbitol". *Skripsi*. Makassar : Universitas Hasanuddin. 2015.
- Shihab, M. Quraisy. *Tafsir Al-Misbah*, vol 3. Jakarta : Lentera Hati, 2009.
- Sulehan, Muhammad dan Endang Nur W. "Keamanan Pangan Kemasan Plastik dan Styrofoam". *Majalah Kedokteran Indonesia* 57, no. 2 (Februari 2007): h. 3.
- Setiani, Wini, dkk. "Preparasi dan Karakterisasi *Edible Film* dari Poliblend Pati Sukun-Kitosan". *Valensi* 3. No. 2 (2013): h. 2.
- T, Bourtoom "Edible Films and Coatings: Characteristics and Propeties". *International Fod Reseach Jurnal* 15. no. 3 (2008): h. 6.
- Wahyu, Maulana Karna Widjaja. "Pemanfaatan Pati Singkong Sebagai Bahan Baku *Edible Film*". *Skripsi*. Bandung : Universitas Padjadjaran, 2009.
- Widyasari, RR. Lucia Evi Andriana. "Aplikasi *Edible Film* dari Isolat Protein Kedelai dan Asam Lemak untuk Pengawetan Buah Salak Pondoh". *Skripsi*. Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2000.
- Winarti, Christina, dkk. "Teknologi Produksi dan Aplikasi Pengemas *Edible Film* Anti Mikroba Berbasis Pati". *J. Litbang Pertanian* 31, no. 3 (September 2012): h. 1.
- Yulianti, Rahmi dan Erliana Ginting. "Karakteristik Fisik Edible Film Dari Umbi-Umbian Yang Dibuat Dengan Penambahan *Plasticziser*". *J.Pertanian Tanaman Pangan* 31, no. 2 (Juni 2012): h. 133.

LAMPIRAN 1

Diagram alir proses pembuatan *edible film* dari gelatin kulit kuda

LAMPIRAN 2

PENILAIAN SOSIS YANG DILAPISI *EDIBLE FILM* DARI GELATIN KULIT KUDA (*Equus caballus*) DENGAN UJI HEDONIK

JENIS KELAMIN : L/P

UMUR : 18 – 25 TAHUN

INSTRUKSI

1. Anda diberikan tiga macam sampel
2. Silahkan bilas mulut anda sebelum dan sesudah pengujian
3. Cicipilah setiap sampel yang diberikan dari kode A ke C
4. Berikanlah penilaian (skor 1-5) pada setiap sampel dengan karakteristik yang telah disediakan dalam tabel.

KODE SAMPEL	AROMA	WARNA	RASA	KEKENYALAN
A				
B				
C				

KOMENTAR :

SKOR HEDONIK :

1 = sangat tidak suka

2 = tidak suka

3 = netral

4 = suka

5 = sangat suka

LAMPIRAN 3

PENGENCERAN LARUTAN

1. Pengenceran pelarut gliserol dan sorbitol

a. Gliserol 30%

Diketahui :

Ditanyakan V_1 ?

$$M_1 = 100\%$$

$$M_2 = 30\%$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Pengenceran larutan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$100 \% \times V_1 = 30\% \times 100 \text{ mL}$$

$$V_1 = 30 \text{ mL}$$

b. Sorbitol 30%

Diketahui :

Ditanyakan V_1 ?

$$M_1 = 70\%$$

$$M_2 = 30\%$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Jawab :

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$70 \% \times V_1 = 30\% \times 100 \text{ mL}$$

$$V_1 = 42,85 \text{ mL}$$

LAMPIRAN 4

Hasil Karakteristik *Edible Film*

a. Ketebalan *Edible Film*


Pengulangan	Perlakuan	Pengulangan Pengukuran					Hasil akhir (mm)
		1	2	3	4	5	
1	GPSI	0,19	0,17	0,15	0,25	0,31	0,21
2	GPSI	0,18	0,20	0,20	0,24	0,21	0,20
3	GPSI	0,9	0,11	0,12	0,10	0,10	0,10
1	GPS2	0,26	0,16	0,24	0,29	0,15	0,22
2	GPS2	0,19	0,23	0,13	0,21	0,19	0,20
3	GPS2	0,23	0,19	0,19	0,20	0,17	0,19
1	GPS3	0,26	0,29	0,29	0,16	0,25	0,25
2	GPS3	0,18	0,19	0,26	0,29	0,29	0,24
3	GPS3	0,18	0,22	0,16	0,15	0,18	0,17

b. Kuat Tarik *Edible Film*

Pengulangan	F max (Gaya Kuat Tarik) (N)		
	Sorbitol 30%	Sorbitol 40%	Sorbitol 50%
1	2,09	1,76	1,02
2	2,13	1,61	0,78
3	2,02	1,43	0,93

c. Perpanjangan *Edible Film*

Pengulangan	L _o (Panjang setelah ditarik) (cm)		
	Sorbitol 30%	Sorbitol 40%	Sorbitol 50%
1	4	4,3	4,5
2	4,1	4,4	4,6
3	4,1	4,3	4,7



LAMPIRAN 5

HASIL ANOVA

A. Karakteristik *Edible film*1. Ketebalan *edible film*

ANOVA

Ketebalan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	38.889	2	19.444	1.000	.422
Within Groups	116.667	6	19.444		
Total	155.556	8			

Descriptives

Ketebalan

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
30%	3	17.0000	6.08276	3.51188	1.8896	32.1104	10.00	21.00
40%	3	20.3333	1.52753	.88192	16.5388	24.1279	19.00	22.00
50%	3	22.0000	4.35890	2.51661	11.1719	32.8281	17.00	25.00
Total	9	19.7778	4.40959	1.46986	16.3883	23.1673	10.00	25.00

LAMPIRAN 6

2. Kuat tarik *edible film*

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
30%	3	39.6341463	1.06093071	.61252863	36.9986484	42.2696443	38.49085	40.58689
40%	3	30.4878049	3.14838256	1.81771952	22.6667890	38.3088207	27.24848	33.53659
50%	3	17.4034568	2.32854648	1.34438693	11.6190266	23.1878869	14.86280	19.43598
Total	9	29.1751360	9.88672923	3.29557641	21.5755232	36.7747488	14.86280	40.58689

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	749.059	2	374.530	68.262	.000
Within Groups	32.920	6	5.487		
Total	781.979	8			

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Kuat Tarik

LSD

(I) Konsentrasi	(J) Konsentrasi	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
30%	40%	9.14634146*	1.91253266	.003	4.4665426	13.8261403
	50%	22.23068959*	1.91253266	.000	17.5508907	26.9104884
40%	30%	-9.14634146*	1.91253266	.003	-13.8261403	-4.4665426
	50%	13.08434813*	1.91253266	.000	8.4045493	17.7641470
50%	30%	-22.23068959*	1.91253266	.000	-26.9104884	-17.5508907
	40%	-13.08434813*	1.91253266	.000	-17.7641470	-8.4045493

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

LAMPIRAN 7

3. Perpanjangan *edible film*

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
30%	3	16.1904762	1.64957219	.95238095	12.0927117	20.2882407	14.28571	17.14286
40%	3	23.8095238	1.64957219	.95238095	19.7117593	27.9072883	22.85714	25.71429
50%	3	31.4285714	2.85714286	1.64957220	24.3310351	38.5261078	28.57143	34.28571
Total	9	23.8095238	6.85118789	2.28372930	18.5432346	29.0758130	14.28571	34.28571

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	348.299	2	174.150	38.400	.000
Within Groups	27.211	6	4.535		
Total	375.510	8			

LSD

(I) Konsentrasi	(J) Konsentrasi	Mean Difference		Sig.	95% Confidence Interval	
		(I-J)	Std. Error		Lower Bound	Upper Bound
30%	40%	-7.61904762*	1.73880177	.005	-11.8737423	-3.3643530
	50%	-15.23809524*	1.73880177	.000	-19.4927899	-10.9834006
40%	30%	7.61904762*	1.73880177	.005	3.3643530	11.8737423
	50%	-7.61904762*	1.73880177	.005	-11.8737423	-3.3643530
50%	30%	15.23809524*	1.73880177	.000	10.9834006	19.4927899
	40%	7.61904762*	1.73880177	.005	3.3643530	11.8737423

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

LAMPIRAN 8

B. Uji organoleptik sosis yang dikemas dengan *Edible film*

1. Aroma

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Sampel A	33	2.42	.792	.138	2.14	2.70	1	4
Sampel B	33	2.42	.708	.123	2.17	2.68	1	4
Sampel C	33	2.61	.788	.137	2.33	2.89	1	4
Total	99	2.48	.761	.076	2.33	2.64	1	4

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.727	2	.364	.623	.538
Within Groups	56.000	96	.583		
Total	56.727	98			

LAMPIRAN 9

2. Warna

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Sampel A	33	3.52	.667	.116	3.28	3.75	3	5
Sampel B	33	3.48	.712	.124	3.23	3.74	2	5
Sampel C	33	3.55	.711	.124	3.29	3.80	2	5
Total	99	3.52	.691	.069	3.38	3.65	2	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.061	2	.030	.062	.940
Within Groups	46.667	96	.486		
Total	46.727	98			

LAMPIRAN 10

3. Rasa

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Sampel A	33	3.39	.966	.168	3.05	3.74	2	5
Sampel B	33	3.33	.924	.161	3.01	3.66	2	5
Sampel C	33	3.30	1.045	.182	2.93	3.67	1	5
Total	99	3.34	.971	.098	3.15	3.54	1	5

ANOVA

R

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.141	2	.071	.074	.929
Within Groups	92.182	96	.960		
Total	92.323	98			

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

LAMPIRAN 11

4. Kekenyalan

Descriptives

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
Sampel A	33	3.33	.736	.128	3.07	3.59	2	5
Sampel B	33	3.33	.816	.142	3.04	3.62	2	5
Sampel C	33	3.42	.867	.151	3.12	3.73	2	5
Total	99	3.36	.801	.081	3.20	3.52	2	5

ANOVA

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.182	2	.091	.139	.870
Within Groups	62.727	96	.653		
Total	62.909	98			

LAMPIRAN 12**Penambahan *Plasticizer* ke dalam gelatin 1 gram**

- a. Gliserol 30% (v/v)

$$1 \times \frac{30}{100}$$

$$= 0.3 \text{ ml}$$

- b. Sorbitol 30% (v/v)

$$1 \times \frac{30}{100}$$

$$= 0,3 \text{ ml}$$

- c. Sorbitol 40% (v)


$$1 \times \frac{40}{100}$$

$$= 0.4 \text{ ml}$$

- d. Sorbitol 50% (v/v)

$$1 \times \frac{50}{100}$$

$$= 0.5 \text{ ml}$$



LAMPIRAN 13

Perhitungan Karakteristik *Edible Film*

A. Kuat tarik

Kuat tarik sorbitol 30%

Dik : $F_{\max} = 2,09 \text{ N}$

$$L_1 = 0,5 \times 0,5 \text{ cm} = 0,25 \text{ cm}^2 = 0,0025 \text{ m}$$

$$L_2 = 0,000314 \times 0,25 \times 0,25 = 0,00001962 \text{ m}$$

$$\Delta L = 0,02748 \text{ m}^2$$

$$A \text{ (luas penampang)} = L + \Delta L$$

$$= 0,025 + 0,02748$$

$$= 0,05248 \text{ m}^2$$

Dit : KT ?

Penyelesaian :

Rumus Kuat tarik

$$KT \text{ (N/m}^2\text{)} = \frac{F_{\max}}{A}$$

$$= \frac{2,09 \text{ N}}{0,05248 \text{ m}}$$

$$= 39,8246 \text{ N/m}^2$$

$$= 39,8246 \text{ Mpa}$$

B. Perpanjangan *edible film*

Sorbitol 30%

Dik : $L_0 = 4 \text{ cm}$

$L_c = 3,5 \text{ cm}$

Dit : % Perpanjangan (KM) ?


Penyelesaian :

Rumus perpanjangan


$$\begin{aligned}\% \text{ KM} &= \frac{L_0 - L_c}{L_c} \times 100\% \\ &= \frac{4 - 3,5}{3,5} \times 100\% \\ &= 0,14286 \times 100\% \\ &= 14,2857\%\end{aligned}$$

LAMPIRAN 14


DOKUMENTASI PENELITIAN


1. Proses Pembuatan Larutan *Film*

ditimbang




Dilarutkan dalam 15 ml aquades

larutan *film*




plasticizer gliserol
dan sorbitol



ditambahkan ke dalam
larutan film

2. Proses Pembuatan *Edible Film*



Larutan *film*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
LAUDDIN
MAKASSAR

diletakkan diatas magnetik

stirrer selama 15 menit



Larutan film dituang
kedalam cetakan kaca



dikeringkan dalam oven
pada suhu 55 C selama 22 jam



Film yang sudah di oven



film dikelupas



Lembaran film disimpan dalam
Wadah kedap udara

3. Analisis Karakteristik Edible film

a. Pengukuran ketebalan *edible film*



Edible film diukur dengan micrometer skrup

b. Pengujian Kuat tarik dan perpanjangan *edible film*



Edible film dipotong ukuran 3 x 1 cm



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R



c. Uji organoleptik



Sosis dipotong potong dan
Dikemas dengan *edible film*




Alat dan bahan uji organolept



Pengujian organoleptik oleh panelis kimia UIN Alauddin Makassar

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Dea Trimelya Gela yang sering disapa Dea, dilahirkan di Kota Gorontalo, pada tanggal 1 Januari 1994. Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Zulkarnain Gela dan ibu Sri Hayun Sabubu. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari TK Tingkohubu-Suwawa Gorontalo, SDN Tingkohubu Suwawa-Gorontalo, SMPN 1 Suwawa-Gorontalo dan SMA Negeri 1 Gorontalo. Penulis diterima sebagai mahasiswa di jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melalui jalur Ujian Masuk Lokal (UML).

