

**MODIFIKASI STRUKTUR ETIL ESTER DARI *CRUDE PALM OIL* (CPO)
MENGUNAKAN REAKSI OKSIDASI DENGAN VARIASI
KONSENTRASI KMnO_4**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)
Pada Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

YULIANA

NIM: 60500112013

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuliana
NIM : 60500112013
Tempat/Tgl. Lahir : Panreng, 28 Januari 1994
Jurusan : Kimia
Fakultas : Sains dan Teknologi
Judul Skripsi : Modifikasi Struktur Etil Ester dari *Crude Palm Oil* (CPO)
Menggunakan Reaksi Oksidasi dengan Variasi Konsentrasi KMnO_4

menyatakan dengan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebahagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Samata-Gowa, 24 Agustus 2017

Penulis



Yuliana

NIM: 60500112013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Modifikasi Struktur Etil Ester dari *Crude Palm Oil* (CPO) Menggunakan Reaksi Oksidasi dengan Variasi Konsentrasi KMnO_4 ” yang disusun oleh Yuliana, NIM: 60500112013, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 01 Zulhijah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 24 Agustus 2017 M
30 Zulhijah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Kurnia Ramadhani, S.Si., M.Pd.	(.....)
Munaqisy I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. H. M. Sadik Sabry, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Aisyah, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Suriani, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 19933 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji bagi Allah swt. karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Modifikasi Struktur Etil Ester dari CPO Menggunakan Reaksi Oksidasi dengan Variasi Konsentrasi KMnO_4 ”**. Tak lupa pula dikirimkan shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad saw, serta keluarga dan para sahabatnya.


Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sabbang dan ibunda Hasnah atas do'a dan motivasinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Kimia dan Ibu Aisyah, S.Si., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

4. Ibu Aisyah S.Si., M.Si. dan Ibu Suriani, S.Si., M.Si. selaku dosen pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktu, memberi bantuan dan saran selama proses pengajuan judul sampai dengan selesainya skripsi ini.
5. Ibu Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph.D., Ibu Asriani Ilyas, S.Si., M.Si. dan Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag. selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk memberikan saran perbaikan pada skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu
7. Segenap kakak laboran terkhusus untuk Kak Nuraini, S.Si yang selalu memberikan masukan, bimbingan dan saran selama penelitian sampai penyusunan akhir.
8. Bapak Usman selaku laboran di Laboratorium Forenzik.
9. Kepada teman seperjuangan penelitian suka maupun duka Nurrun Qaizul Mardyah, Fidayanti, Dian Rizky Awaliyah, Rosdiyanti dan Dyah Wulandary Sulthan.
10. Kedelapan sahabatku Dian Rizky Awaliyah, Rosdiyanti, Fidayanti, Warniah, Nur Jayanti, Sitti Saerah, Rezki Nurfadillah Utami dan Hermayani. Semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, *Amin Ya Rabbal 'alamiin.*

Penulis



Yuliana

60500112013

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv-v
DAFTAR ISI	vi-vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi-xii
BAB I PENDAHULUAN	1-5
A. Latar Belakang	1-5
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6-24
A. Energi Terbarukan.....	6
B. Biodiesel.....	7-9
C. Standar Mutu Biodiesel.....	9-10
D. Minyak Kelapa Sawit.....	10-13
E. Asam Lemak Minyak Sawit.....	13-15
F. Reaksi Esterifikasi.....	15
G. Reaksi Transesterifikasi	16-17
H. Modifikasi Biodiesel.....	17-21

I. Instrumen Analisis Gugus Fungsi dan Komponen	21-24
1. Spektrofotometer Infra Merah (FTIR).....	21-22
2. Kromatografi Gas-Spektrofotometer Massa (GCMS).....	22-24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25-29
A. Waktu dan Tempat.....	25
B. Alat dan Bahan	25
1. Alat.....	25
2. Bahan	25
C. Prosedur Penelitian	26
1. Penentuan Kadar <i>Free Fatty Acid</i> (FFA) Sebelum dan Sesudah Pemurnian CPO	26
2. Sintesis Biodiesel.....	27
3. Modifikasi Biodiesel.....	27
4. Uji Titik Nyala.....	28
5. Identifikasi Biodiesel	28-29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	30-47
A. Hasil Penelitian	30-34
B. Pembahasan.....	35-47
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	48-51
LAMPIRAN-LAMPIRAN	52-72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Bahan Baku Biodiesel.....	8
Tabel 2.2 Standar Mutu Biodiesel.....	10
Tabel 2.3 Komposisi Asam Lemak Minyak Sawit.....	14
Tabel 2.4 Daerah Serapan IR.....	22
Tabel 4.1 Hasil Rendemen Biodiesel Hasil Modifikasi	30
Tabel 4.2 Hasil Uji Titik Nyala Terhadap Biodiesel Hasil Modifikasi	31
Tabel 4.3 Hasil Nilai Serapan IR Terhadap Biodiesel	32
Tabel 4.4 Data Komponen Senyawa GC-MS.....	33
Tabel 4.5 Data Fragmentasi.....	34



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kelapa Sawit.....	12
Gambar 2.2 Struktur Trigliserida.....	13
Gambar 2.3 Reaksi Esterifikasi	15
Gambar 2.4 Reaksi Transesterifikasi.....	17
Gambar 2.5 Reaksi Pembentukan Epoksida.....	18
Gambar 2.6 Pembentukan Cincin Epoksida dengan Asam	19
Gambar 2.7 Pembentukan cincin Epoksida dengan Basa.....	19
Gambar 2.8 Reaksi Oksidasi Kalium Permanganat.....	20
Gambar 2.9 Alat IR	21
Gambar 2.10 Alat GCMS.....	23
Gambar 4.1 Spektrum IR Biodiesel.....	40
Gambar 4.2 Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 2%	41
Gambar 4.3 Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 3%	41
Gambar 4.4 Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 4%	42
Gambar 4.5 Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 5%	42
Gambar 4.6 Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 6%	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bagan Alir Penelitian	52
Lampiran 2. Bagan Prosedur Kerja.....	53-55
Lampiran 3. Dokumentasi	56-59
Lampiran 4. Analisis Data.....	60-63
Lampiran 5. Data Fragmentasi	64-65
Lampiran 6. Gambar Spektrum Massa Tiap Komponen.....	66-71
Lampiran 7. Standar Biodiesel Berbagai Negara	72



ABSTRAK

Nama : Yuliana
Nim : 60500112013
Judul Skripsi : Modifikasi Struktur Etil Ester dari *Crude Palm Oil* (CPO)
Menggunakan Reaksi Oksidasi dengan Variasi Konsentrasi KMnO_4

Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang dikembangkan sebagai pengganti bahan bakar fosil yang bersifat dapat diperbaharui. Namun, biodiesel memiliki densitas, viskositas, titik nyala dan titik awan yang cukup tinggi sehingga perlu dimodifikasi. Modifikasi biodiesel pada penelitian ini bertujuan untuk mengoksidasi ikatan rangkap pada biodiesel dan mengetahui komponen yang dihasilkan dari proses oksidasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu transesterifikasi trigliserida kemudian dioksidasi menggunakan KMnO_4 dalam suasana asam. Hasil rendemen yang diperoleh dari oksidasi dengan KMnO_4 2%, 3%, 4%, 5% dan 6% berturut-turut yaitu 2,14%; 2,08%; 2,1065%; 1,87%; dan 1,39%. Titik nyala secara berturut-turut yaitu 120°C, 130°C, 140°C, 140°C dan 120°C. Data-data dari IR menunjukkan spektrum yang terlihat hampir sama, yang ditandai dengan pita-pita khas pada rentang serapan tertentu seperti regang C=O; C-O; C-H (sp^3) dan =C-H (sp^2). Data spektrum dari GC-MS menunjukkan bahwa komponen minor yang diprediksi sebagai hasil reaksi oksidasi adalah senyawa nonanal dan asam nonanoat.

Kata Kunci : Modifikasi, Biodiesel, *Crude Palm Oil* (CPO), Reaksi Oksidasi.

ABSTRACT

Name : Yuliana
Nim : 60500112013
Skripsi Title : Modification of Ethyl Structure of Crude Palm Oil (CPO) using Oxidation Reaction with Variation of Concentration KMnO_4

Biodiesel is an alternative fuel developed as a substitute for fossil fuels that are renewable. However, it has a high density, viscosity, flash point and cloud point that needs to be modified. Its modification in the study aims to oxidize double bonds in biodiesel and to investigate the components resulting from the oxidation process. The method used in the research was transesterification of triglycerides and then oxidation using KMnO_4 in acidic condition. The yield of product obtained from oxidation with KMnO_4 2%, 3%, 4%, 5% and 6% respectively are 2,14%; 2,08%; 2,10%; 1,87%; and 1,39%. Flash point respectively are 120°C, 130°C, 140°C, 140°C and 120°C. The IR data indicate almost identical spectra, which are characterized by typical bands at specific absorption ranges such as stretch $\text{C}=\text{O}$; $\text{C}-\text{C}$; $\text{C}-\text{H}$ (sp^3) and $=\text{CH}$ (sp^2). The spectral data from GC-MS indicate the minor components which are predicted to be the oxidation products are nonanal and nonanoic acid.

Kata Kunci : Modification, Biodiesel, *Crude Palm Oil* (CPO), Oxidation Reaction.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini dengan majunya perkembangan zaman, permasalahan energi di Indonesia menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk segera diatasi. Kebutuhan energi semakin meningkat, namun energi yang tersedia semakin berkurang. Salah satu sumber energi tersebut yakni minyak bumi, sebagai sumber energi utama yang kini semakin langka karena merupakan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui.

Sebagai upaya mengurangi konsumsi bahan bakar minyak bumi tersebut, Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014 tentang penggunaan sumber energi terbarukan, untuk mengatasi krisis energi masa depan dan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak bumi. Untuk itu perlu diadakan diversifikasi energi dengan cara mencari energi alternatif yang dapat diperbaharui atau terbarukan.

Salah satu energi alternatif yang sedang dikembangkan di Indonesia adalah energi yang berasal dari tanaman sebagai pengganti minyak bumi. Pemanfaatan tanaman sebagai kebutuhan pokok dan sebagai obat-obatan, kini dieksplorasi sebagai salah satu sumber energi dikenal dengan minyak nabati. Minyak nabati merupakan salah satu anugerah dari Allah swt. sebagaimana minyak zaitun yang berasal dari pohon zaitun yang banyak manfaatnya, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam QS. Al-Mu'minun/23: 20 yang berbunyi:

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ﴿٢٠﴾

Terjemahnya:

“Dan pohon kayu keluar dari Thursina (pohon zaitun), yang menghasilkan minyak, dan pemakan makanan bagi orang-orang yang makan”.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagian ulama mengatakan huruf *ba* yang terdapat dalam lafaz (تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ) adalah zaidah, bentuk aslinya ialah *tunbutuddhuna* (tanpa memakai *ba*). Seperti halnya yang terdapat di dalam ucapan orang-orang Arab, “Alqa Fulanun Biyadihi”, artinya si Fulan memukulkan tangannya, yakni *yadahu* (tanpa memakai *ba*). Sedangkan menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa *fi'il* yang tidak disebutkan, maka bentuk lengkapnya ialah yang menghasilkan minyak atau yang dapat menghasilkan. Karena itulah dalam firman selanjutnya disebutkan (وَصَبَّغَ لِلْأَكْلِينِ) yakni dapat dijadikan lauk pauk, menurut Qatadah. Dengan kata lain, buah zaitun itu mengandung manfaat darinya dapat dihasilkan minyak dan dapat juga dijadikan pelezat makanan (Ibnu Katsir, 2006: 242-246).

Dari ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa tumbuhan zaitun dapat mengeluarkan minyak atau dihasilkan darinya minyak. Manfaat dari minyak zaitun sangat beragam, seperti meringankan depresi hingga mencegah kanker. Seperti halnya dengan tumbuhan zaitun, salah satu tumbuhan yang juga banyak manfaatnya yakni kelapa sawit, dimana tumbuhan ini juga dapat menghasilkan minyak.

Indonesia merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar berupa *crude palm oil* sejak tahun 2006 (Manurung, 2014: 174). Minyak kelapa sawit merupakan minyak nabati yang berwarna jingga kemerah-merahan dan termasuk lemak semi padat yang memiliki komposisi tetap. Minyak sawit merupakan senyawa yang tidak larut dalam air dan memiliki komponen penyusun utama yaitu trigliserida (Pasaribu, 2004: 1-2). Dengan komponen penyusun tersebut minyak kelapa sawit dapat diolah menjadi biodiesel.

Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono alkil ester dari rantai panjang asam lemak. Produksi biodiesel dapat diperoleh melalui proses esterifikasi maupun transesterifikasi. Proses esterifikasi dilakukan dengan mereaksikan alkohol (metanol atau etanol) dan asam lemak dari minyak nabati (Buchori, 2015: 1). Proses transesterifikasi tidak jauh berbeda dengan proses esterifikasi yaitu dengan mereaksikan trigliserida dengan metanol/etanol untuk membentuk metil/etil ester. Pada reaksi esterifikasi maupun transesterifikasi diperlukan adanya katalis.

Keunggulan biodiesel diantaranya bahan baku yang tersedia di alam, dapat diperbaharui (*renewable*), tidak beracun dan dapat terurai secara alami (*biodegradable*). Selain itu, memiliki emisi rendah karbon monoksida sehingga dapat mengurangi emisi SO_x, NO_x dan CO₂. Namun biodiesel masih memiliki kelemahan yaitu tingginya *cloud point* (titik kabut) dan *pour point* (titik tuang) dibandingkan solar. Hal ini dapat menimbulkan masalah pada penggunaan biodiesel terutama di negara-negara yang mengalami musim dingin. Pada suhu yang lebih rendah, biodiesel dapat menyumbat saluran bahan bakar maupun di dalam filter, sehingga mesin tidak akan beroperasi (Dwivedi dan Sharma, 2013: 830). Sehingga untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan modifikasi.

Modifikasi asam lemak pada biodiesel dapat dilakukan secara fisik maupun kimia. Salah satunya dapat dilakukan dengan menambahkan zat aditif tertentu pada biodiesel (Setyaningsih, dkk, 2010: 9). Modifikasi secara kimia terdiri dari modifikasi pada gugus karboksil dan modifikasi pada rantai karbon. Modifikasi pada gugus karboksil dilakukan dengan reaksi transesterifikasi. Modifikasi pada rantai karbon dilakukan dengan penambahan zat oksidatif (Siswahyu dan Tri, 2013: 25).

Modifikasi dengan penambahan zat oksidatif dilakukan dengan tujuan mengubah struktur komponen biodiesel menjadi struktur yang lebih baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya sebagai biodiesel. Proses modifikasi dianggap efektif bila modifikasi dapat menurunkan titik awan biodiesel. Salah satu zat oksidatif yang dapat digunakan yaitu kalium permanganat (KMnO_4) karena KMnO_4 lebih terjangkau dan mudah diperoleh dibandingkan dengan oksidator lain (Sastrohamidjojo dan Harno, 2009: 111).

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang modifikasi biodiesel. Setyaningsih (2010) melakukan sintesis Gliserol Tert-Butil Eter (GTBE) sebagai aditif biodiesel untuk menurunkan titik kabut dan titik tuang sebesar 3°C . Selain itu, penelitian tentang penggunaan KMnO_4 sebagai salah satu zat oksidatif pada biodiesel telah dilakukan sebelumnya oleh Nurlina (2014), yakni modifikasi biodiesel dari minyak kemiri melalui reaksi oksidasi dengan bantuan gelombang ultrasonik. Alat ultrasonik yang digunakan diharapkan mampu mempercepat proses oksidasi karena alat ini memiliki gelombang ultrasonik sebesar 47 kHz sehingga dapat mengoptimalkan campuran dan meningkatkan efisiensi minyak yang lebih baik. Namun, pada penelitian tersebut tidak terjadi pemutusan ikatan rangkap.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi biodiesel melalui pemutusan ikatan-ikatan rangkap pada asam lemak biodiesel. Pemutusan ikatan rangkap yang akan dilakukan melalui reaksi oksidasi menggunakan KMnO_4 dengan variasi konsentrasi tertentu yakni 2%, 3%, 4%, 5% dan 6%. Pada penelitian Nurlina tahun 2014, oksidasi dilakukan menggunakan KMnO_4 dengan konsentrasi 3,16%. Hasilnya menunjukkan tidak terjadinya pemutusan ikatan sehingga pada penelitian ini akan dilakukan oksidasi menggunakan KMnO_4 yakni 2%, 3%, 4%, 5% dan 6%. Reaksi biodiesel dengan KMnO_4 pada

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan biodiesel yang rendah nilai titik awan dan kekentalannya sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah KMnO_4 dengan konsentrasi 2%, 3%, 4%, 5% dan 6% mampu mengoksidasi ikatan rangkap biodiesel dari minyak kelapa sawit mentah?
2. Komponen apa saja yang dihasilkan dari proses modifikasi menggunakan KMnO_4 dengan konsentrasi tertentu?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengoksidasi ikatan rangkap dari biodiesel minyak kelapa sawit mentah menggunakan KMnO_4 dengan konsentrasi 2%, 3%, 4%, 5% dan 6%.
2. Mengetahui komponen yang dihasilkan dari proses modifikasi menggunakan KMnO_4 dengan konsentrasi tertentu.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi mengenai metode modifikasi biodiesel dari minyak kelapa sawit melalui reaksi oksidasi yang efektif menghasilkan komponen baru.
2. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian yang lebih lanjut atau ingin meneliti di bidang yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Energi Terbarukan

Pemakaian bahan bakar fosil atau minyak bumi sebagai sumber energi utama menjadi pemicu munculnya krisis energi, karena merupakan bahan bakar yang tidak diperbaharui dan ketersediaannya di alam semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk sehingga kebutuhan energi semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini membuat pemerintah mencari energi yang dapat diperbarui/terbarukan.

Energi terbarukan merupakan energi yang diperoleh dari alam dan dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Adapun sumber energi terbarukan berasal sumber daya energi yang berkelanjutan. Sumber energi ini antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Bila dikelola dengan baik, sumber energi diharapkan mampu memenuhi kebutuhan energi masa depan (Menteri Hukum dan HAM RI, 2014: 2).

Peraturan pemerintah tentang kebijakan energi terbagi atas dua yaitu kebijakan utama dan kebijakan pendukung. Kebijakan utama membahas tentang ketersediaan energi kebutuhan nasional, pemanfaatan sumber daya energi nasional, dan cadangan energi. Sedangkan kebijakan pendukung membahas tentang konservasi energi, konservasi daya energi dan diversifikasi energi: harga, subsidi, dan intensif energi; dan penelitian dan pengembangan dan penerapan energi. (Menteri Hukum dan HAM RI, 2014: 3). Kebijakan pemanfaatan sumber daya diturunkan melalui penelitian dan pengembangan sumber daya yang berpotensi untuk diolah menjadi biodiesel.

B. Biodiesel

Biodiesel didefinisikan sebagai produk alternatif bahan bakar yang berupa campuran mono-alkil ester dari rantai panjang asam lemak yang dibuat melalui proses esterifikasi, transesterifikasi maupun esterifikasi-transesterifikasi. Biodiesel terbuat dari sumber daya hayati yang dapat diperbaharui atau terbarukan seperti lemak hewani atau minyak nabati (Ma dan Hanna, 1999: 1).

Minyak nabati merupakan salah satu anugrah dari Allah swt. dan memiliki banyak manfaat. Seperti halnya yang tercantum dalam QS. An-Nur/24: 35 yang berbunyi:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Dari ayat tersebut Allah menjelaskan tentang pohon yang tumbuh di belahan bumi yang menghasilkan minyak yang murni, jernih dan bercahaya. Pada ayat terdapat kata **يُوقَدُ** yang berarti bahan bakar. Dengan demikian, kata tersebut mengandung makna bahwa bahan bakar yang digunakan bersumber dari pohon yang

penuh berkat (pohon zaitun). Dalam firman Allah swt “Yaitu (pohon) yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di Barat,” Maksudnya pohon itu tidak tumbuh di belahan bumi bagian timur dan tidak pula di belahan bumi bagian barat. Namun pohon ini tumbuh di belahan bumi bagian tengah (timur tengah) dimana di daerah tersebut pada umumnya terkena sinar matahari lebih banyak, sehingga minyak yang dihasilkannya begitu murni, jernih dan bercahaya (Quraish Shihab, 2009: 548-549).

Hal yang sangat penting dalam menentukan karakteristik dari minyak nabati yang dihasilkan adalah komposisi minyak nabati itu sendiri. Minyak nabati yang mempunyai rangkap yang banyak akan memiliki titik tuang yang baik, tetapi kestabilan oksidasi yang dimiliki rendah. Sedangkan, minyak nabati yang mempunyai rangkap sedikit akan memiliki titik tuang yang buruk, karena akan membeku pada temperatur kamar, namun kestabilan oksidasinya baik. Dari komposisi penyusun minyak nabati tersebut dapat dilakukan prediksi terhadap penggunaan minyak nabati. Penggunaannya didasarkan pada kecocokan aplikasi yang berbeda seperti kekentalan, berat jenis dan *pour point* yang digunakan pada daerah tropis atau subtropis (Siswahyu dan Tri, 2013: 25).

Adapun sumber bahan baku biodiesel yang berasal dari minyak nabati bermacam-macam seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sumber Bahan Baku Biodiesel

Kelompok	Sumber minyak
Minyak tumbuhan	Kelapa, jagung, biji kapas, kanola, zaitun, kacang, <i>safflower</i> , wijen, kedelai, bunga matahari.
Minyak kacang-kacangan	Almon, <i>cashew</i> , <i>hazelnut</i> , macadamia, pecan, pistachio, walnut
Beberapa minyak masak	Amaranth, aprikot, argan, <i>articoke</i> , alpukat, babassu, biji anggur, hemp, biji kapok, biji lemon, mustard
Minyak lainnya	Alga, jarak, jojoba, neem, biji karet, <i>Cynara cardunculus L.</i> , <i>castor</i> , <i>radish</i> , dan dedak padi

Biodiesel secara umum dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi (alkoholisis) dari suatu asam lemak bebas dengan alkohol. Alkohol yang sering digunakan yakni metanol dan etanol, karena memiliki rantai terpendek dan bersifat polar serta harganya murah dan mudah diperoleh. Reaksi ini dikatalisis oleh basa yang umum adalah KOH atau NaOH (Ma dan Hanna, 1999: 7).

Biodiesel memiliki rantai karbon antara 12 hingga 20 serta mengandung oksigen. Hal itulah yang membedakannya dengan petroleum diesel yang komponen utamanya adalah hidrokarbon (Christina, 2010: 27). Keunggulan lain dari biodiesel yakni dapat diperbaharui (*renewable*), nontoksik dan dapat terurai secara alami (*biodegradable*) (Ma dan Hanna, 1999: 1). Selain itu memiliki angka setana yang lebih tinggi dibandingkan minyak solar. Dalam sektor lingkungan, emisi pembakaran yang dihasilkan biodiesel lebih ramah lingkungan daripada bahan bakar solar karena tidak mengandung sulfur dan senyawa aromatik sehingga dapat mengurangi emisi SO_x, NO_x dan CO₂ yang merupakan gas-gas penyumbang pemanasan global (Asnawati, 2014: 1).

C. Standar Mutu Biodiesel

Adanya pengaruh emisi pembakaran dan titik nyala merupakan syarat mutu dari biodiesel. Pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi penggunaan minyak bumi yang semakin berkurang. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan standar mutu biodiesel sehingga layak untuk diproduksi yang diatur berdasarkan ketentuan Badan Standarisasi Nasional yaitu Standar nasional Indonesia (SNI). Standar tersebut tercantum dalam SNI 7182:2015 pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Tabel 2.2. Standar Mutu Biodiesel Indonesia (SNI 7182:2015)

Parameter	Satuan, min/maks	Nilai
Massa jenis pada 40°C,	kg/mm ³	850-890
Viskositas kinematik pada 40°C	mm ² /s (cSt)	2,3-6,0
Angka setana	Min	51
Titik nyala	°C, min	100
Titik kabut	°C, maks	18
Korosi lempeng tembaga (3 jam pada 50 °C)		nomor 1
Residu Karbon		
-Dalam contoh asli	%-massa, maks	0,05%
-Dalam 10% ampas distilasi		0,3%
Air dan sedimen	%-volume, maks	0,05
Temperatur distilasi 90%	°C, maks	360
Abu tersulfatkan, %-b	%massa, maks	0,02
Belerang	ppm-b (mg/kg)	50
Fosfor	mg/kg, maks	4
Angka asam	mg-KOH/g, maks	0,5
Gliserol bebas	%-massa, maks	0,02
Gliserol total, %-b	%-massa, maks	0,24
Kadar ester alkil, %-b	%-massa, min	96,5
Angka iodium, %-b (g/I ₂ /100g)	%-massa (g-I ₂ /100 g), maks	115
Monogliserida	%-massa, maks	0,8

Berdasarkan parameter dari standar mutu diatas, maka minyak nabati yang digunakan harus memiliki komponen yang sesuai karena komposisi dari minyak nabati dapat menentukan karakteristik dari biodiesel (Siswahyu dan Tri, 2013: 26). Salah sumber minyak nabati untuk pembuatan biodiesel seperti minyak sawit.

D. Minyak Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*)

Pada tahun 1910, Dr. Rudolf Diesel yang merupakan insinyur dari Jerman menciptakan mesin/motor diesel pertama didunia yang menggunakan konsep penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar. Minyak nabati dapat diperoleh dari berbagai jenis tanaman (Syah, 2006: 10). Minyak nabati yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt. pada Q.S Yāsin/36: 80 yang berbunyi:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya :

Yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu menyalakan (api) dari kayu itu.

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah yang telah memulai penciptaan pohon ini dari air sejak semula hingga menjadi pohon hijau yang segar, kemudian Dia mengembalikannya hingga jadilah ia kayu yang kering dan dapat digunakan untuk menyalakan api. Dia Maha berbuat terhadap apa yang dikehendaki-Nya, lagi Mahakuasa terhadap apa yang diinginkan-Nya, tiada sesuatu pun yang dapat mencegah-Nya. Karena barangsiapa yang dapat mengadakan api pada pohon yang hijau, sekalipun pohon itu membuat unsur air yang berlawanan dengan pembakaran, maka Dia tentu lebih kuasa untuk mengembalikan kesegaran kepada barang-barang yang asalnya segar lalu menjadi kering dan hancur (Al-Maragi, 1992: 62).

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa tumbuhan menghasilkan buah yang dapat dikonsumsi, selain itu juga memiliki batang yang apabila telah mengering dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti yang dijelaskan pada ayat tersebut, contohnya adalah tanaman kelapa sawit.

Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman perkebunan jenis palem berupa pohon batang lurus dengan buah yang kecil. Pemanfaatannya dikenal luas, misalnya sebagai penghasil minyak sayur di Amerika. Kelapa sawit dipercaya tumbuh pertama kali di Brazil dan menyebar ke Afrika, Amerika Ekuatorial, Asia Tenggara dan Pasifik Selatan. Sedangkan di Indonesia, benih kelapa sawit pertama kali yang ditanam pada tahun 1984 berasal dari Mauritius, Afrika (Arita, dkk., 2008: 35).




Gambar 2.1. Kelapa Sawit

Menurut Suwanto (2014: 134), klasifikasi dari tanaman kelapa sawit sebagai berikut:

Divisi	: Spermatophyta
Subdivisi	: Angiospermae
Kelas	: Liliopsida
Ordo	: Arecales
Famili	: Arecaceae
Genus	: <i>Elaeis</i>
Spesies	: <i>Elaeis guineensis</i>

Tanaman kelapa sawit dimanfaatkan sebagai minyak nabati yang diperoleh dari buahnya. Buah kelapa sawit terdiri dari serabut buah dan inti (*kernel*). Terdapat tiga lapisan pada bagian serabut buah yaitu lapisan luar (*pericarp*), lapisan sebelah dalam (*mesocarp*) dan lapisan paling dalam (*endocarp*). Kandungan kadar minyak pada bagian *mesocarp* sekitar 56%, bagian inti (*kernel*) sekitar 44%, sedangkan *endocarp* tidak mengandung minyak (Arita, dkk., 2008: 35).

Minyak sawit umumnya merupakan senyawa yang tidak dapat larut dalam air dan terdiri dari trigliserida sebagai komponen penyusunnya. Trigliserida ini merupakan ester dari gliserol dengan tiga molekul asam lemak (Pasaribu, 2004: 1). Reaksi pembentukan trigliserida dapat dilihat pada Gambar 2.2:



Gambar 2.2. Reaksi Pembentukan Trigliserida

E. Asam Lemak Minyak Sawit

Asam lemak adalah asam organik penyusun minyak nabati atau hewani yang terdapat dalam bentuk ester trigliserida atau lemak. Rumus umum dari asam lemak sama dengan asam karboksilat:



Dimana R merupakan rantai karbon yang jenuh atau yang tidak jenuh dan terdiri atas 4 sampai 24 buah atom karbon. Lazimnya, asam lemak mempunyai jumlah atom karbon genap (Poedjiadi, 2012: 52-53).

Asam lemak memiliki titik leleh yang berbeda berdasarkan panjang rantainya dan tingkat kejenuhannya. Titik leleh dari setiap asam lemak berbanding lurus dengan rantainya, dimana titik leleh semakin tinggi seiring dengan panjangnya rantai asam-asam lemak tersebut, serta sebaliknya (Pahan, 2008: 243).

Asam lemak yang terkandung dalam minyak kelapa sawit yaitu asam lemak jenuh seperti asam palmitat dan stearat dan asam lemak tak jenuh seperti asam oleat dan linoleat. Komponen utama asam lemak yang terkandung dalam minyak sawit adalah asam palmitat dan asam oleat, sedangkan komponen penyusun lainnya seperti asam lemak linoleat dan stearat hanya terdapat dalam jumlah sedikit (Zulkifli, 2014: 171).

Menurut Hui (1996) dalam Hambali (2007: 15), komposisi asam lemak pada minyak kelapa sawit terdapat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Komposisi Asam Lemak Minyak Kelapa Sawit

Jenis Asam Lemak	Jumlah (%)	Rumus molekul
asam miristat	0,9-1,5	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{12}\text{CO}_2\text{H}$
asam palmitat	41,8-46,8	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{14}\text{CO}_2\text{H}$
asam stearat	4,2-5,1	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{CO}_2\text{H}$
asam oleat	37,3-40,8	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$
asam linoleat	9,1-11,0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}=\text{CHCH}_2\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$
asam laurat	0-1-1,0	$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CO}_2\text{H}$


Asam palmitat merupakan asam lemak jenuh dengan rantai panjang yang memiliki titik cair (*melting point*) yang tinggi yaitu 64°C . Kandungan asam palmitat yang tinggi membuat minyak kelapa sawit lebih tahan terhadap oksidasi (ketengikan) dibandingkan jenis minyak yang lain. Asam oleat termasuk asam lemak tidak jenuh dengan rantai panjang yakni C18, memiliki ikatan rangkap serta memiliki titik cair yang lebih rendah yakni 14°C . Asam lemak yang terdapat pada minyak dapat terhidrolisis dikenal sebagai asam lemak bebas (Zulkifli, 2014: 171).

Kadar asam lemak bebas dapat dihitung berdasarkan presentase berat (b/b) dari asam lemak bebas yang terkandung dalam CPO. Berat molekulnya dianggap sama dengan berat molekul asam palmitat yaitu sebesar 256. Kualitas minyak sawit sangat dipengaruhi oleh kadar asam lemak yang terkandung. Asam lemak bebas yang tinggi akan menimbulkan bau tengik dan menyebabkan terjadinya korosi (Arita, dkk., 2008: 35).

Kadar asam lemak bebas dapat meningkat dalam CPO karena dipengaruhi oleh kadar air dalam CPO dan enzim lipase yang berfungsi sebagai katalis dalam CPO (Arita, dkk., 2008: 35). Selain itu, kadar asam lemak bebas juga dapat meningkat bila pemanenan buah sawit yang tidak tepat dan pemupukan buah yang terlalu lama serta terdapat kerusakan pada buah.

F. Reaksi Esterifikasi

Asam lemak pada minyak kelapa diubah menjadi *Fatty Acid Methyl/Ethyl Esters* (FAME/FAEE) melalui reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi merupakan suatu reaksi yang terjadi antara asam lemak dan alkohol yang bereaksi membentuk ester. Ester dari asam karboksilat merupakan suatu senyawa yang didalamnya terdapat gugus $-\text{CO}_2\text{R}$, dimana R nya dapat berupa aril atau alkil (Christina, 2010: 28). Reaksi esterifikasi dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2.3 Reaksi Esterifikasi

Reaksi esterifikasi baik digunakan untuk minyak yang mengandung asam lemak bebas yang tinggi. Berdasarkan reaksi di atas, dapat dikatakan asam lemak bebas (*Free Fatty Acid/FFA*) yang terdapat dalam trigliserida akan bereaksi dengan metanol sehingga akan membentuk metil ester. Reaksi esterifikasi yang terjadi dengan bantuan katalis asam bereaksi lebih lambat. Metode reaksi ini cocok digunakan pada CPO (Arita, dkk., 2008: 37). CPO memiliki kadar FFA yang tinggi sehingga dalam pembuatan biodiesel terlebih dahulu dilakukan reaksi esterifikasi, kemudian dilanjutkan dengan reaksi transesterifikasi.


G. Reaksi Transesterifikasi

Tahap utama proses pembuatan biodiesel adalah proses transesterifikasi antara minyak dan etanol untuk membentuk FAME. Proses transesterifikasi biasa juga disebut alkoholisis, dimana trigliserida direaksikan dengan alkohol menghasilkan alkil ester dan gliserol sebagai produk samping (Damayanti, 2011: 43).

Transesterifikasi dilakukan dengan memanfaatkan katalis atau dengan tanpa katalis. Katalis yang biasa digunakan adalah NaOH, KOH, H₂SO₄, HCl dan *enzyme* (lipase). Katalis basa lebih banyak digunakan dibandingkan katalis asam. Katalis asam lebih banyak digunakan terutama pada minyak nabati yang kadar asam lemak bebasnya tinggi. Katalis basa dianggap lebih baik karena reaksi dapat berlangsung pada suhu lebih rendah, bahkan pada suhu kamar. Sedangkan reaksi dengan katalis asam membutuhkan suhu yang lebih tinggi (Sari, 2007: 7-8).

Pemakaian katalis KOH pada reaksi transesterifikasi telah berhasil pada berbagai jenis minyak, antara lain minyak biji kanola (Dmytryshyn, dkk., 2004:1), minyak kelapa sawit (Darnoko dan Cheryan, 2000: 1), minyak zaitun dan minyak kelapa sawit bekas (Dorado, dkk., 2002: 1) dan minyak jarak pagar (Foidl, dkk., 1996: 1). Penggunaan KOH sebagai katalis dalam produksi biodiesel lebih disukai karena reaksinya dapat berlangsung pada suhu ruang dengan tingkat konversi yang diperoleh dapat berkisar 80-90% (Knothe, 2000). Selain itu, harganya KOH lebih murah dari NaOH (Sari, 2007: 8).

Proses transesterifikasi tidak berbeda jauh dengan proses esterifikasi. Berikut ini reaksi transesterifikasi trigliserida dengan alkohol untuk menghasilkan etil/metil ester (biodiesel).



Gambar 2.4. Reaksi Transesterifikasi
(Sumber: Hambali, dkk., 2006: 59)

H. Modifikasi Biodiesel

Menurut Siswahyu dan Tri (2013: 25-28), modifikasi minyak nabati dilakukan untuk mengatasi kelemahan dalam penggunaan bahan bakar biodiesel yang viskositasnya tinggi. Modifikasi dapat dilakukan secara kimia pada struktur molekul komponen biodiesel. Secara garis besarnya modifikasi ini dibagi menjadi dua metode modifikasi yaitu :

1. Modifikasi pada Gugus karboksil


Modifikasi ini terdiri dari reaksi transesterifikasi dan pembentukan amida.

2. Modifikasi pada Rantai Hidrokarbon

Modifikasi ini dilakukan untuk menghilangkan ikatan rangkap sehingga akan diperoleh minyak dengan ketahanan oksidasi lebih baik. Modifikasi dengan metode ini dapat dilakukan melalui reaksi hidrogenasi, *oksidative scission*, epoksidasi, karboksilasi dan *olefin metathesis*.

Modifikasi dengan menggunakan reaksi hidrogenasi merupakan reaksi penjenuhan yang sudah digunakan untuk menghidrogenasi petroleum. Namun penjenuhan yang terjadi secara sempurna pada minyak nabati akan menghasilkan sifat *pour point* yang jelek. Metode hidrogenasi dapat didefinisikan sebagai mereaksikan asam lemak trigliserida dengan hidrogen (H₂) untuk memutuskan ikatan rangkap pada asam lemak menjadi ikatan tunggal (Siswahyu dan Tri, 2013: 28).

Metode oksidasi yaitu reaksi yang terjadi karena adanya penerimaan oksigen dan pelepasan hidrogen. Pada saat terjadi pelepasan elektron maka akan mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Terdapat sejumlah cara oksidasi yang berbeda yang dapat diterapkan pada senyawa alkena yakni oksidasi tanpa pemutusan ikatan yang terdiri dari penggabungan satu oksigen (epoksida) dan penggabungan dua oksigen (hidroksilasi), dan oksidasi dengan pemutusan ikatan yang umumnya menghasilkan turunan karbonil (Nurlina, 2014: 16-17).




Gambar 2.5. Reaksi Pembentukan Epoksida

Menurut Sastrohamidjojo dan Harno (2009: 24-25), proses epoksidasi dalam senyawa alkena akan menghasilkan cincin epoksida. Cincin epoksida kemudian dibuka untuk menghasilkan suatu alkohol. Pembukaan cincin epoksida ini dapat dilakukan dengan menggunakan reagen asam maupun basa. Tanpa bantuan katalis, cincin epoksida tidak dapat mengalami pembukaan cincin. Katalis ini membantu proses pengikatan suatu nukleofil.

a. *Pembukaan cincin epoksida dengan asam*

Pembukaan cincin epoksida dapat dilakukan asam nukleofil (H-Nu) dengan bantuan katalis asam akan memutuskan cincin menjadi produk substitusi. Reaksinya pembukaan cincin epoksida dapat dilihat sebagai berikut:

Suatu alkena juga dapat dioksidasi untuk menghasilkan produk oksidasi dengan pemaksapisahan. Produk reaksi ini adalah aldehid dan/atau asam karboksilat. Proses oksidasi pada alkena yang terikat dengan dua gugus alkil akan terdisubstitusi membentuk dua molekul keton. Oksidasi alkena dengan pemaksapisahan di atas dapat terjadi dengan menggunakan reagen oksidator seperti Ozon (O_3). Penggunaan ozon dalam pemotongan rantai hidrokarbon biasa dikenal dengan istilah reaksi ozonolisis dan zat oksidatif lainnya seperti $KMnO_4$. Oksidasi alkena dengan metode ini dikenal dengan istilah *oxidative scission* atau pemotongan rantai dengan zat oksidatif. Prinsip dari reaksi ini yakni penggunaan oksidator dalam pemutusan rantai hidrokarbon menjadi lebih pendek (Siswahyu dan Tri, 2013: 28).



Gambar 2.8. Reaksi Oksidasi Kalium Permanganat ($KMnO_4$)

Kalium permanganat ($KMnO_4$) berupa zat dalam bentuk padatan yang berwarna coklat tua. $KMnO_4$ merupakan suatu pereaksi yang mudah diperoleh, tidak mahal dan tidak memerlukan suatu indikator, kecuali digunakan larutan-larutan yang sangat encer. Dalam air, akan menghasilkan suatu larutan berwarna ungu. $KMnO_4$ sebagai oksidator kuat bekerja berdasarkan pH (Svehla, 1985: 115). Warna merah muda yang jelas akan terlihat pada larutan dalam suatu titrasi dengan hanya satu tetes permanganat 0,01 N. Munculnya warna menandakan adanya kelebihan

pereaksi. Bilangan oksidasi permanganat yakni +2, +3, +4, +6 dan +7 sehingga dapat mengalami berbagai macam reaksi kimia (Day dan Underwood, 2002: 290).

I. Instrumen Analisis Gugus Fungsi dan Komponen

1. Spektrofotometer Infra Red (IR)

Spektrofotometer IR merupakan alat yang banyak digunakan dalam kimia organik untuk mendeteksi gugus fungsi utama, mengidentifikasi senyawa dan menganalisis campuran pada sampel. Metode ini menggunakan interaksi sinar elektromagnetik dengan materi untuk mengidentifikasi gugus fungsi (Day dan Underwood, 2002: 387).

Instrumental spektrum inframerah dibagi ke dalam tiga radiasi, yaitu inframerah dekat ($14290-400\text{ cm}^{-1}$), inframerah pertengahan ($4000-400\text{ cm}^{-1}$) dan inframerah jauh ($700-200\text{ cm}^{-1}$). Aplikasi spektroskopi inframerah sangat luas, baik untuk analisis kuantitatif maupun kualitatif. Penggunaan yang paling banyak adalah pada daerah pertengahan dengan kisaran bilangan gelombang 4000 sampai 400 cm^{-1} (Silverstein, 2005: 72).



Gambar 2.9. Alat IR

Kegunaan IR yang paling penting adalah untuk identifikasi senyawa organik, karena spektrumnya sangat kompleks, yaitu terdiri dari banyak puncak-puncak. Dalam senyawa organik terdapat gugus-gugus fungsi, seperti alkena, karbonil,

hidroksil, aldehid dan sebagainya. Adapun daerah serapan yang sering muncul dapat dilihat pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4. Daerah Serapan IR

Tipe ikatan	Daerah serapan (cm⁻¹)
C-O, C-C, C-N	1300-800
C=C, C=O, C=N, N=O	1900-1500
C≡C, C≡N	1850-1600
C-H, O-H, N-H	3800-2700

2. *Kromatografi Gas-Spektrofotometri Massa (GC-MS)*

Istilah kromatografi berasal dari kata Latin yaitu *chrome* berarti warna dan *graphien* berarti menulis. Kromatografi ada sejak 1903 yang diperkenalkan oleh seorang ahli botani dari Rusia yaitu Michael Tswet (Alimin, 2007: 73). Salah satu jenis kromatografi yang sering digunakan yakni kromatografi gas. Kromatografi gas (KG) merupakan metode instrumental yang digunakan untuk pemisahan dan identifikasi senyawa yang mudah menguap yang terdapat suatu campuran. Saat ini, KG merupakan alat yang sering digunakan di laboratorium untuk analisis, karena menghasilkan batas deteksi yang lebih rendah dan identifikasi senyawa lebih akurat (Gandjar dan Abdul, 2007: 419). KG adalah suatu metode pemisahan yang didasarkan pada distribusi diferensial diantara dua fase yaitu fasa diam yang berupa padatan atau cairan dan fasa gerak yang berupa gas (Alimin, 2007: 121).

Prinsip dari KG yaitu gas pembawa dengan tekanan tertentu dialirkan secara konstan melalui kolom yang berisi fase diam. Selanjutnya sampel di injeksikan ke dalam injektor yang suhunya dapat diatur. Komponen-komponen dalam sampel akan segera menjadi uap dan akan dibawa oleh aliran gas pembawa menuju kolom. Komponen-komponen akan teradsorpsi oleh fase diam pada kolom kemudian akan merambat dengan kecepatan berbeda sesuai dengan ratio distribusi masing-masing komponen sehingga terjadi pemisahan (Gandjar dan Abdul, 2007: 420).

Kegunaan umum KG adalah untuk melakukan pemisahan dan identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap. Kromatografi gas dapat bersifat destruktif dan dapat bersifat non-destruktif tergantung pada detektor yang digunakan. KG telah digunakan dalam bidang-bidang: industri, lingkungan, farmasi, minyak, kimia, klinik, forensik, makanan dan lain-lain (Gandjar dan Abdul, 2007: 419).

Penggunaan KG dapat dikombinasikan dengan alat spektrofotometer, salah satunya spektrofotometer massa. Spektrofotometer massa merupakan alat analisis yang pengaplikasiannya digunakan secara luas. Metode kombinasi antara kromatografi gas dan spektrometri massa bertujuan untuk menganalisis berbagai senyawa dalam suatu sampel. Kromatografi gas dan spektrometri massa memiliki prinsip kerjanya masing-masing, namun keduanya dapat digabungkan untuk mengidentifikasi suatu senyawa baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Handayani, 2010: 18-19). Sehingga penggunaan kromatografi gas-spektrofotometri massa (GCMS) bertujuan untuk menganalisis komponen dan kadar yang terdapat dalam sampel. Dari metode dapat diperoleh berat molekul secara pasti.



Gambar 2.10. Alat GCMS

Dalam spektrometri massa, molekul organik ditembak dengan berkas elektron bertenaga tinggi yang dapat pecah menjadi ion-ion yang lebih kecil (ion-ion pecahan atau ion-ion anak), lepasnya elektron dari molekul menghasilkan radikal bebas dan

proses ini dapat dinyatakan sebagai $M \rightarrow M^+$. Spektrum massa adalah merupakan gambar antara limpahan relatif partikel perbandingan massa/muatan (m/z) (Fessenden, 1986: 454).

Dalam GCMS, komponen dan berat molekul yang diperoleh dapat diketahui karena ion molekul yang terbentuk dari ionisasi awal mengalami proses fragmentasi. Fragmentasi merupakan suatu proses dimana ion molekul melepaskan radikal bebas maupun molekul-molekul netral kecil yang membentuk fragmen-fragmen yang sestabil mungkin (Fessenden, 1986: 459-460).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016 - Februari 2017 di Laboratorium Kimia Organik dan dilanjutkan analisis IR di Laboratorium Riset, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar dan analisis GC-MS di Laboratorium Forensik.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan yaitu serangkaian GC-MS Agilent GC Tipe 7890 A MS Tipe 5975, IR Nicolet iS10, sentrifuge *Thermo Scientific* (Heraeus Labofuge 200), tanur *Thermo Scientific* (Heraeus Furnace M 110), neraca analitik, serangkaian alat destilasi, ultrasonik Krisbow 47 kHz, oven, *hot plate*, corong pemisah, pipet skala, labu ukur, gelas ukur, gelas kimia, erlenmeyer, statif dan klem, cawan porselin, cawan petri, lumpang, mortar, corong, termometer, tabung reaksi, pipet tetes, spatula, penjepit tabung dan rak tabung.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan yaitu akuadest (H_2O), arang aktif tempurung kelapa, asam klorida (HCl) pa., asam sulfat (H_2SO_4) pa., etanol (C_2H_5OH) 96%, indikator *phenolphthalein* ($C_{20}H_{14}O_4$), kalium hidroksida (KOH) pa., kalium permanganat ($KMnO_4$) teknis, kertas saring, kertas saring Whatman no. 42, kertas universal, talk ($Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$), minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang

diperoleh dari PT. Agro Nusa Abadi (ANA) yang berada di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan n-heksan (C₆H₁₄).

C. Prosedur Penelitian

Prosedur dari penelitian ini, yaitu:

1. Penentuan Kadar *Free Fatty Acid* (FFA) Sebelum dan Sesudah Pemurnian CPO

a. Penentuan Kandungan FFA Sebelum Pemurnian CPO

CPO sebanyak 5 gram ditambahkan 50 mL campuran n-heksan : etanol (1:4) dan 3 tetes indikator fenolftalein (C₂₀H₁₄O₄), dipanaskan pada suhu 40°C atau sampai larut. Selanjutnya ditirasi dengan kalium hidroksida (KOH) 0,1 N sampai terbentuk larutan berwarna kuning kehijauan sebagai titik akhir titrasi. Volume KOH yang digunakan dicatat untuk digunakan dalam perhitungan kadar FFA.

$$\text{Kadar FFA} = \frac{\text{N KOH} \times \text{BM Asam Palmitat} \times \text{V. Titrasi}}{\text{Berat Sampel} \times 1000} \times 100\%$$

b. Pemurnian CPO dengan Arang Aktif Tempurung Kelapa

Adsorben arang aktif tempurung kelapa sebanyak 10 gram ditambahkan ke dalam 200 mL CPO yang telah dipisahkan dari padatnya, diaduk selama 30 menit, kemudian disaring sebanyak dua kali yaitu pertama menggunakan kertas saring biasa dan terakhir dengan kertas saring whatman No. 42, dihasilkan minyak hasil filtrasi.

c. Penentuan Kadar FFA Sesudah Pemurnian CPO

Penentuan kadar FFA dalam CPO sesudah pemurnian ini dilakukan seperti pada prosedur bagian (a) diatas.

2. Sintesis Biodiesel

a. Transesterifikasi

KOH 0,5% sebanyak 0,1338 gram dilarutkan dalam etanol (C_2H_5OH) 55,2830 gram. Dicampurkan CPO sebanyak 26,7645 gram yang telah dipanaskan sampai suhu $60\text{ }^{\circ}C$. Direaksikan dalam ultrasonik selama 10 menit pada suhu $50\text{ }^{\circ}C$. Hasil reaksi dimasukkan ke dalam corong pisah. Lalu didiamkan selama 1x24 jam untuk memisahkan antara biodiesel dan gliserol.

b. Pemurnian Biodiesel

Pada proses pemurnian biodiesel ini dilakukan dengan metode *dry wash* atau pencucian kering menggunakan *cleaning agent* yaitu talk. Talk terlebih dahulu diaktivasi dengan cara 10 gram talk dicampurkan dengan 20 mL asam klorida (HCl) 2 M, dipanaskan pada temperatur $80\text{ }^{\circ}C$ selama 60 menit. Selanjutnya disaring dan dicuci dengan larutan aquadest (H_2O) hingga pH netral, lalu dikeringkan di dalam tanur dengan suhu $250\text{ }^{\circ}C$ selama 90 menit. Talk yang telah diaktivasi tersebut ditambahkan dalam biodiesel sebanyak 1 % (b/b) dan *distirrer* selama 20 menit pada suhu ruang, kemudian disaring menggunakan kertas saring Whatman No.42 untuk dipisahkan dari sisa adsorben. Biodiesel yang sudah murni diidentifikasi komponen-komponen yang terdapat dalamnya menggunakan instrumen berupa IR dan GC-MS.

3. Modifikasi Biodiesel

Kalium permanganat ($KMnO_4$) sebanyak 0,5352 gram untuk 2% dicampurkan dalam 10 mL asam sulfat (H_2SO_4) 4 N, dipanaskan dalam penangas air sampai suhu $60\text{ }^{\circ}C$, kemudian ditambahkan ke dalam 26,7645 gram *crude* biodiesel dalam gelas kimia. Dimasukkan ke dalam alat ultrasonik selama 45 menit. Campuran disaring dan hasil modifikasi yang diperoleh disentrifuge untuk proses pemisahan,

lalu dipanaskan untuk memisahkan kelebihan kalium permanganat (KMnO_4). Perlakuan diulangi dengan menggunakan variasi konsentrasi 3%, 4%, 5% dan 6%.

4. Uji Titik Nyala

Pengujian yang dapat dilakukan hanya uji titik nyala. Sampel dituang dalam cawan porselin yang bersih dan kering. Termometer digantung dengan ujung termometer tercelup dalam sampel namun tidak menempel pada dasar cawan. Pemanas dinyalakan dengan kenaikan suhu yang konstan. Uji nyala dilakukan dengan menggunakan lidi yang dibakar lalu diletakkan pada permukaan sampel. Kemudian temperatur yang ditunjukkan termometer saat terjadi nyala dicatat.

5. Identifikasi Biodiesel

a. Identifikasi Menggunakan *Infrared* (IR)

Semua alat dipastikan terhubung dengan arus listrik. Rangkaian alat IR diaktifkan. Sebelum sampel diinjeksikan, dilakukan standarisasi alat dengan cara pena atau pencatat *recorder* dipastikan pada posisi 4000 nm. Kemudian panjang gelombang diatur pada posisi 4000 nm. Kalibrasi ditempatkan pada tempatnya, dibiarkan hingga muncul lampu berwarna hijau pada monitor dan dilakukan *scanning*. Setelah proses kalibrasi selesai, plat kaca dikeluarkan yang merupakan tempat sampel dari alat IR. Sampel diteteskan diantara plat NaCl yang kemudian dimasukkan pada plat kaca. Plat kaca digantung dalam tempat sampel pada alat IR, kemudian senyawa diidentifikasi.

b. Identifikasi Menggunakan *Gas Chromatography–Mass Spectrometry* (GC-MS)

1) Preparasi sampel

Alkil ester asam lemak (biodiesel) dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Ditambahkan 1 mL n-heksan untuk mengekstrak biodiesel dari sampel dan alkohol. Ditambahkan 3 mL larutan NaCl jenuh untuk memperjelas bidang pemisahan antara ekstrak dan alkohol. Bagian n-heksan (fasa atas) dipindahkan ke dalam vial, ditambahkan Na₂SO₄ anhidrat untuk memerangkap air sehingga mencegah adanya air di dalam bahan uji. sampel uji dimasukkan ke dalam vial kedua dengan hati-hati agar Na₂SO₄ anhidrat tidak ikut terbawa. Sampel siap dianalisis pada instrumen GC-MS.

2) Identifikasi

GC-MS diaktifkan dan seluruh komponen yang terkait diatur hingga sampel sebanyak 1 µl siap diinjeksikan dan siap *running*. Tampilan analisis diatur. Dipilih *sample login* pada monitor sementara menunggu GC dan MS pada monitor pada kondisi *Ready*. *Start* diklik pada monitor, sehingga *automatic injector* membersihkan *syringe* sesuai *setting*, diinjeksikan sampel sebanyak 1 µl ke dalam *autoinjector*. Jika grafik sudah terlihat agak datar, analisis GC dapat dihentikan dengan mengklik stop pada monitor. Puncak grafik diidentifikasi pada tiap waktu retensi dari puncak awal sampai puncak akhir dan dicocokkan dengan *references* pada program GCMS dengan memilih opsi *similary search*. Hasil identifikasi akan menunjukkan komponen yang paling mirip dari beberapa komponen dari bobot molekul serta tinggi *intens peaknya*. Setelah itu, nonaktifkan instrumen GC-MS.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kadar *Free Fatty Acid* (FFA) CPO

Kadar FFA dari CPO sebelum pemurnian yaitu 2,50 % dan sesudah pemurnian menggunakan arang aktif menjadi 0,92 %. Hasil yang diperoleh telah memenuhi standar, dimana kadar asam lemak bebas yang memenuhi standar yaitu $\geq 2\%$.

2. Nilai Rendemen Biodiesel Hasil Modifikasi (Etil Ester)

Tahap awal dari penelitian ini adalah transesterifikasi untuk pembuatan biodiesel dari CPO yang kemudian dilanjutkan dengan proses modifikasi menggunakan beberapa variasi konsentrasi kalium permanganat (KMnO_4) yakni 2%, 3%, 4%, 5% dan 6%. Nilai konversi biodiesel yang diperoleh seperti yang terdapat pada Tabel 4.1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Tabel 4.1 Hasil Rendamen Biodiesel

No.	Konsentrasi KMnO_4 (%)	Rendamen (%)
1.	2	2,14
2.	3	2,08
3.	4	2,10
4.	5	1,87
5.	6	1,39

3. Analisis Titik Nyala

Pada biodiesel yang diperoleh dari reaksi transesterifikasi dilakukan pengujian titik nyala. Tujuan dari pengujian ini yakni untuk mengetahui karakteristik biodiesel

yang dihasilkan sesuai dengan standar SNI, baik yang sebelum dimodifikasi maupun setelah modifikasi. Data yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Titik Nyala Terhadap Biodiesel

No.	Konsentrasi KMnO_4 (%)	Titik Nyala ($^{\circ}\text{C}$)	Standar SNI ($^{\circ}\text{C}$)
1.	0	60	Min. 100
2.	2	120	Min. 100
3.	3	130	Min. 100
4.	4	140	Min. 100
5.	5	140	Min. 100
6.	6	120	Min. 100

4. Identifikasi

a. Analisis *Infrared* (IR)

Biodiesel yang telah dimurnikan dan bioiesel yang telah dimodifikasi dianalisis menggunakan spektrofotometer *Infrared* (IR) yang berfungsi untuk mengidentifikasi adanya gugus-gugus fungsi yang terdapat pada sampel. Tabel 4.3. memperlihatkan hasil serapan vibrasi regang gugus-gugus senyawa ester (biodiesel) dari CPO dengan menggunakan beberapa variasi konsentrasi KMnO_4 .

b. Analisis *Gas Chromatography–Mass Spectrometry* (GC-MS)

Selain IR, analisis menggunakan instrumen lain perlu dilakukan yakni GC-MS. Instrumen ini memberikan data berupa kadar dari komponen-komponen yang terdapat dalam sampel disertai dengan nama senyawanya. Tabel 4.4. menunjukkan hasil dari analisis GC-MS.

Tabel 4.3. Nilai Serapan dari Vibrasi Regang Gugus-Gugus Senyawa Biodiesel

No. (1)	Konsentrasi KMnO ₄ (2)	Tipe Vibrasi Regang (3)	Rentang Serapan (cm ⁻¹) (4)	Serapan (cm ⁻¹) (5)
1.	0% (Biodiesel Murni)	O-H	3800 – 2700	3457,20
		C-H (<i>sp</i> ³)	2960 – 2850 dan 1470 – 1350	2921,23 ; 2852,84 dan 1464,72
		=C-H (<i>sp</i> ²)	1000 – 700 (w)	720,20
		C=O	1740 – 1670	1719,88
2.	2%	O-H	3800 – 2700	3472,20
		C-H (<i>sp</i> ³)	2960 – 2850 dan 1470 – 1350	2927,04 ; 2855,85 dan 1463,04;1369,30
		=C-H (<i>sp</i> ²)	1000 – 700 (w)	722,33
		C=O	1740 – 1670	1743,67
3.	3%	O-H	3800 – 2700	3473,56
		C-H (<i>sp</i> ³)	2960 – 2850 dan 1470 – 1350	2926,78 ; 2855,73 dan 1463,48 ; 1369,78
		=C-H (<i>sp</i> ²)	1000 – 700 (w)	722,09
		C=O	1740 – 1670	1743,77
4.	4%	O-H	3800 – 2700	3473,70
		C-H (<i>sp</i> ³)	2960 – 2850 dan 1470 – 1350	2926,68 ; 2855,75 dan 1462,93 ; 1369,51
		=C-H (<i>sp</i> ²)	1000 – 700 (w)	722,84
		C=O	1740 – 1670	1743,44
5.	5%	O-H	3800 – 2700	3470,55
		C-H (<i>sp</i> ³)	2960 – 2850 dan 1470 – 1350	2926,24 ; 2855,34 dan 1462,48 ; 1368,16
		=C-H (<i>sp</i> ²)	1000 – 700 (w)	722,77
		C=O	1740 – 1670	1742,94
6.	6%	O-H	3800 – 2700	3471,66
		C-H (<i>sp</i> ³)	2960 – 2850 dan 1470 – 1350	2926,38 ; 2855,47 dan 1462,56 ; 1368,87
		=C-H (<i>sp</i> ²)	1000 – 700 (w)	722,52
		C=O	1740 – 1670	1742,92
		C-O	1300 – 1080	1170,96

Sumber: Robert M. Silverstein, 2005

Tabel 4.4. Waktu Retensi dan Luas Tiap Komponen Senyawa Biodiesel

No. (1)	Konsentrasi KMnO ₄ (2)	Puncak (3)	Waktu Retensi (menit) (4)	Luas Area (%) (5)
1.	0% (Biodiesel Murni)	1	19,899	24,73
		2	21,532	7,45
		3	21,576	33,09
		4	24,766	13,02
		5	25,028	21,70
2.	2%	1	14,344	1,25 **
		2	17,816	2,97
		3	19,943	31,97
		4	21,644	25,46
		5	21,826	10,25
3.	3%	1	8,971	0,26 *
		2	17,816	2,73
		3	19,949	38,87
		4	21,650	25,73
		5	21,826	10,46
4.	4%	1	8,977	0,32 *
		2	11,185	1,29 **
		3	14,344	0,60 **
		4	17,816	3,04
		5	19,949	37,84
		6	21,638	19,94
		7	21,826	8,89
5.	5%	1	8,971	0,34 *
		2	11,179	1,83 **
		3	14,344	0,58 **
		4	17,816	3,13
		5	19,949	36,87
		6	21,638	18,16
		7	21,826	8,91
6.	6%	1	8,965	0,40 *
		2	11,179	2,85 **
		3	14,344	0,43 **
		4	17,816	3,28
		5	19,949	40,38
		6	21,619	14,18
		7	21,819	9,41

Catatan: *: senyawa yang diduga hasil oksidasi (nonanal)

** : senyawa yang diduga hasil oksidasi (asam nonanoat)

Pola fragmentasi setiap komponen senyawa pada masing-masing sampel yang diperoleh melalui GCMS dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Pola Fragmentasi Komponen Biodiesel dan Biodiesel Hasil Modifikasi

No.	Konsentrasi $KMnO_4$	Pola Fragmentasi	Dugaan Senyawa
1.	0% (Biodiesel Murni)	270; 239; 227; 213; 199; 185; 171; 157; 143; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15	Asam heksadekanoat
		294; 279; 263; 234; 220; 206; 192; 178; 164; 150; 123; 109; 95; 81; 67; 41; 27	Asam 9,12-oktadekadioat
		296; 264; 222; 180; 166; 152; 137; 123; 111; 96; 83; 69; 55; 41	Asam 9-oktadekanoat
		130; 102; 77	3-metilinden
		299; 257; 239; 213; 194; 171; 154; 134; 116; 98; 74; 43	Asam heksadekanoat/ 1-Monopalmitin
2.	2%	172; 158; 143; 129; 111; 94; 74; 55; 41; 27	Asam nonanoat
3.	3%	124; 114; 109; 98; 93; 82; 77; 70; 65; 57; 51; 43	Nonanal
4.	4%	124; 114; 98; 82; 70; 57; 41	Nonanal
		172; 157; 141; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15	Asam nonanoat/ metil nonanoat
		186; 172; 158; 143; 129; 111; 94; 74; 55; 41; 27	Asam nonanoat/ metil azelat semialdehid
5.	5%	142; 114; 98; 82; 70; 57; 41	Nonanal
		172; 157; 141; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15	Asam nonanoat/ metil nonanoat
		172; 158; 143; 129; 111; 94; 74; 55; 41; 27	Asam nonanoat/ asam Azelaaldehydic
6.	6%	124; 114; 109; 98; 93; 82; 77; 70; 65; 57; 51; 43	Nonanal
		172; 157; 141; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15	Asam Nonanoat/ metil Nonanoat
		185; 171; 155; 143; 129; 111; 98; 87; 87; 74; 55; 41; 29; 15	Asam nonanoat/ Metil Azelat semialdehid

B. Pembahasan

1. Kadar *Free Fatty Acid (FFA)* CPO

Penentuan kadar FFA dilakukan terlebih dahulu sebelum proses sintesis biodiesel. Berdasarkan teori, kadar FFA yang terkandung dalam minyak yang kualitas baik, maksimal 4-5%. Namun, jika kandungan FFA terlalu tinggi (lebih dari 0,5%-2%), atau jika terdapat air dalam reaksi, sabun akan terbentuk dengan terlebih dahulu membentuk emulsi dengan etanol dan minyak, sehingga reaksi etanolisis tidak dapat terjadi. Karena itu minyak yang digunakan harus diolah sedemikian rupa untuk membuang kandungan asam lemak bebas.

CPO yang akan digunakan dimurnikan dengan karbon aktif guna menurunkan kadar FFA yang terkandung dalam CPO. Karbon aktif yang digunakan yaitu karbon aktif dari tempurung kelapa sebagai adsorben dalam pemurnian dan penurunan kadar FFA dalam CPO. Karbon ini dipilih karena bersifat non polar, sehingga mampu mengabsorpsi asam lemak bebas dalam CPO.

Penentuan kadar FFA dilakukan dengan cara titrasi asam basa, yakni mencampurkan CPO ke dalam campuran n-heksan:etanol yang digunakan sebagai pelarut dan disertai dengan pemanasan. Titrasi dilakukan menggunakan kalium hidroksida (KOH) 0,1 N, ditambahkan pula indikator fenolftalein ($C_{20}H_{14}O_4$) yang digunakan sebagai tanda titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi hijau kekuningan. Namun pada umumnya, indikator PP akan berubah warna menjadi merah muda pada larutan basa, tetapi karena adanya kandungan karotenoid pada CPO yang berwarna jingga kemerahan (kuning kemerahan) sehingga titik akhir titrasi ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi warna kuning kehijauan. Kadar FFA yang terkandung dalam CPO sebelum

pemurnian yaitu 2,50 % dan sesudah pemurnian menggunakan arang aktif menjadi 0,92 %.

2. Sintesis Biodiesel

a. Transesterifikasi

Tahap utama pembuatan biodiesel dilakukan dengan proses transesterifikasi dengan mereaksikan minyak dan alkohol menggunakan katalis untuk menghasilkan FAME. Proses transesterifikasi disebut juga reaksi alkoholisis, dimana terjadi pemutusan 3 rantai pada cabang trigliserida yang akan menghasilkan 3 molekul etil ester sebagai produk utama dan 1 gliserol sebagai produk samping.

Jenis alkohol yang biasa digunakan dalam proses transesterifikasi umumnya alkohol berantai pendek seperti etanol 96%. Pada penelitian Yunizar, dkk. (2015), proses transesterifikasi pada minyak kemiri juga menggunakan etanol. Etanol digunakan karena harganya murah, mudah diperoleh dan diproduksi dari tanaman sehingga tidak bahaya serta tidak toksik. Perbandingan rasio minyak (CPO) dan etanol yang digunakan yaitu 1:12. Rasio etanol yang digunakan berlebih supaya minyak yang digunakan terkonversi secara total membentuk ester sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak. Penelitian Supardan (2011), melakukan transesterifikasi pada minyak goreng bekas menggunakan ultrasonik yang menghasilkan biodiesel dengan yield tertinggi dengan rasio mol minyak terhadap etanol sebesar 1:12 dan jumlah katalis KOH 1%.

Reaksi transesterifikasi ini menggunakan katalis basa, yakni kalium hidroksida (KOH). Penggunaan katalis basa dilakukan karena dengan katalis basa reaksi dapat berjalan pada suhu lebih rendah. Pemakaian KOH sebagai katalis pada reaksi transesterifikasi telah banyak berhasil pada berbagai jenis minyak, salah satunya minyak kelapa sawit. Selain itu, harga KOH lebih murah dibandingkan dengan

katalis lainnya seperti NaOH. Konsentrasi KOH juga sangat mempengaruhi hasil yield atau rendemen yang dihasilkan. Dari hasil *try and error*, konsentrasi KOH 1% menghasilkan biodiesel dari CPO yang cepat memadat, sehingga konsentrasi yang digunakan hanya 0,5%. Penggunaan katalis yang lebih besar dapat menyebabkan terjadinya proses penyabunan, sehingga proses pembentukan biodiesel tidak dapat berlanjut.

Sintesis biodiesel pada penelitian ini menggunakan metode ultrasonokimia. Metode ini menggunakan energi ultrasonik dengan frekuensi 47 kHz. Prinsip dari ultrasonokimia yaitu transduksi gelombang ultrasonik yang akan menimbulkan peregangan dan pemampatan pada ruang antar cairan, sehingga menyebabkan terbentuknya gelembung mikro. Gelembung ini akan pecah dan akan menghasilkan gelombang kejut karena pada tekanan yang besar (Putri, dkk., 2012: 21-22). Setelah reaksi selesai, pemisahan dilakukan untuk memisahkan antara lapisan atas (etil ester) dan lapisan bawah (gliserol). Terbentuknya dua lapisan disebabkan adanya perbedaan kepolaran antara biodiesel dan gliserol. Biodiesel bersifat non polar sedangkan gliserol bersifat polar. Selain itu, biodiesel memiliki densitas yang lebih kecil dari gliserol (gliserol 10 lbs/gal dan etil ester (biodiesel) 7,35 lbs/gal) maka keduanya dapat terpisah secara gravitasi. Gliserol yang dihasilkan mengandung katalis yang tidak terpakai dan sabun.

b. Pemurnian Biodiesel

Setelah dipisahkan dari gliserol, etil ester (biodiesel) dimurnikan untuk menghilangkan komponen-komponen yang tidak diinginkan, seperti residu katalis, sabun dan sisa gliserol. Pemurnian biodiesel pada penelitian ini yang dilakukan dengan metode *dry-wash* (pencucian kering). Metode ini telah dilakukan pada

penelitian Hartono (2013) yang menggunakan magnesol dan mengoptimalkan *yield* biodiesel yang dihasilkan. Kelebihan metode ini dibandingkan dengan *water wash* (pencucian dengan air) yakni mengurangi penggunaan air dan tidak menghasilkan emulsi. Selain itu, menurut Dugan (2008) dalam Hartono (2013) kelebihan metode ini menghasilkan biodiesel dengan kualitas yang sangat bagus dan adsorben yang digunakan dapat digunakan kembali sebagai bahan bakar serta dapat diregenerasi untuk digunakan pada pemurnian selanjutnya.

Pemurnian dengan metode ini menggunakan magnesium silikat atau magnesol ($Mg_3Si_4O_{10}(OH)_2$) yang dikenal juga dengan talk, digunakan sebagai adsorben. Magnesium silikat berperan menggantikan air dalam menyerap kontaminan dalam biodiesel. Penambahan talk pada biodiesel yakni sebesar 1% dari berat biodiesel yang akan dimurnikan. Jumlah talk yang digunakan sangat mempengaruhi proses pemurnian biodiesel. Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan (2013) yang melakukan pemurnian dengan magnesol 1% dari berat biodiesel adalah yang paling baik dari segi karakteristik biodiesel. Pencampuran talk dan biodiesel dilakukan dengan menggunakan *magnetic stirrer* selama 20 menit. Biodiesel yang dihasilkan biasanya mempunyai kemurnian 98%. Adapun nilai konversi menjadi biodiesel sebesar 85,17 %.

3. Modifikasi Biodiesel

Biodiesel yang dihasilkan dimodifikasi. Modifikasi dilakukan dengan tujuan mengubah struktur komponen biodiesel menjadi struktur yang lebih baik tanpa menghilangkan fungsi aslinya sebagai biodiesel, sehingga diperoleh sifat biodiesel yang diinginkan, yakni titik awan dan viskositas yang rendah. Titik awan adalah

temperatur saat bahan bakar mulai tampak berkeruh bagaikan kabut. Hal ini terjadi karena munculnya kristal-kristal (padatan) di dalam bahan bakar.

Pada penelitian ini dilakukan proses modifikasi biodiesel melalui reaksi pemaksapisahan oksidatif dengan menggunakan oksidator kuat, yakni kalium permanganat (KMnO_4) dengan variasi konsentrasi 2%, 3%, 4%, 5% dan 6% untuk mengetahui pengaruh konsentrasi oksidator yang baik. Pemilihan variasi konsentrasi KMnO_4 didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurlina (2014) yang menggunakan konsentrasi KMnO_4 3,16% untuk mengoksidasi, namun hasil yang didapatkan tidak optimal. Selain itu, terdapat teori yang menyatakan bahwa semakin pekat konsentrasi KMnO_4 , maka semakin kuat dalam mengoksidasi ikatan rangkap (Fessenden, 1982: 415). Proses oksidasi yang dilakukan dalam larutan KMnO_4 panas akan menghasilkan senyawa keton dan asam karboksilat, sedangkan senyawa aldehid akan mengalami oksidasi lebih lanjut menjadi senyawa asam karboksilat (Aisyah, 2013: 56). Disamping itu, H_2SO_4 yang digunakan bertujuan untuk berada dalam suasana asam. Pada suasana asam, nilai potensial reduksi ion mangan sebesar 1,679 V, sehingga memiliki kekuatan oksidasi yang besar (Rosalina, 2015: 154). Kekuatan oksidasi mempercepat proses pemutusan ikatan rangkap yang terkandung dalam biodiesel.

Proses modifikasi bioidiesel dilakukan dengan menggunakan alat ultrasonik yang berdasarkan pada efek kavitasi sehingga proses pemisahan berlangsung dengan cepat. Campuran biodiesel dengan kalium permanganat (KMnO_4) dimasukkan ke dalam gelas kimia kemudian direaksikan dalam ultrasonik dengan frekuensi sebesar 47 kHz selama 45 menit. Reaksi yang diharapkan terjadi adalah reaksi yang akan memutus ikatan rangkap pada asam oleat dan linoleat.

Nilai rendamen biodiesel hasil modifikasi dengan variasi konsentrasi KMnO_4 2%, 3%, 4%, 5% dan 6% berturut-turut yaitu 2,14 %; 2,08 %; 2,10 %; 1,87 %; dan 1,39 %.

4. Uji Titik Nyala

Salah satu uji karakterisasi yang dapat dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji titik nyala. Uji titik nyala merupakan suhu terendah dimana suatu bahan bakar jika dipanaskan akan menguap yang akan menyala ketika dilewatkan pada suatu nyala api. Titik nyala dapat diukur dengan metode wadah tertutup maupun terbuka. Berdasarkan hasil pengujian pada biodiesel diketahui bahwa biodiesel dapat menyala pada suhu 60°C dan menurut SNI bahwa biodiesel dapat menyala minimal pada suhu 100°C . Sedangkan untuk pengujian biodiesel hasil modifikasi menunjukkan perubahan, yakni semakin tinggi konsentrasi persentase KMnO_4 , maka titik nyala dari biodiesel akan semakin tinggi pula. Adapun titik nyala yang diperoleh yaitu 120°C , 130°C , 140°C , 140°C dan 120°C .

5. Identifikasi Biodiesel

a. Analisis Infrared (IR)

Analisis senyawa dalam sampel biodiesel sebelum modifikasi dan biodiesel modifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen IR yang digunakan untuk mengetahui gugus-gugus fungsi yang terkandung di dalamnya dan mengetahui keberhasilan oksidasi menggunakan KMnO_4 terhadap molekul etil ester (biodiesel).

Analisis IR ini dilakukan sebelum dan sesudah modifikasi biodiesel dengan variasi konsentrasi KMnO_4 dalam suasana asam, sehingga dapat dilihat letak perbedaannya dari tiap-tiap konsentrasi. Hasil spektrum IR pada biodiesel sebelum modifikasi dapat dilihat pada Gambar 4.1.




Gambar 4.1. Spektrum IR Biodiesel

Dari spektrum menunjukkan adanya serapan yang tidak terlalu kuat pada daerah $1719,88 \text{ cm}^{-1}$ yang merupakan serapan untuk gugus karbonil (C=O) ester. Serapan pada daerah $720,20 \text{ cm}^{-1}$ merupakan serapan untuk gugus alkena (CH=CH) dari rantai asam lemak. Adanya ester juga diperkuat pada daerah $2921,23 \text{ cm}^{-1}$ dan $2852,84 \text{ cm}^{-1}$ yang merupakan gugus C-H (sp^3) dari rantai asam lemak, serta terdeteksi pula regang O-H yang lebar namun tidak tajam dengan serapan $3419,79 \text{ cm}^{-1}$. Sedangkan hasil spektrum IR pada biodiesel modifikasi dengan konsentrasi KMnO_4 2% dapat dilihat pada Gambar 4.2:




Gambar 4.2. Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 2%

Sedangkan hasil spektrum IR pada biodiesel modifikasi dengan konsentrasi KMnO_4 3% dapat dilihat pada Gambar 4.3:




Gambar 4.3. Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 3%

Sedangkan hasil spektrum IR pada biodiesel modifikasi dengan konsentrasi KMnO_4 4% dapat dilihat pada Gambar 4.4:



Gambar 4.4. Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 4%

Sedangkan hasil spektrum IR pada biodiesel modifikasi dengan konsentrasi KMnO_4 5% dapat dilihat pada Gambar 4.5:



Gambar 4.5. Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 5%

Sedangkan hasil spektrum IR pada biodiesel modifikasi dengan konsentrasi KMnO_4 6% dapat dilihat pada Gambar 4.6:



Gambar 4.6. Spektrum IR Biodiesel Modifikasi 6%

Dari hasil spektra menunjukkan ada perbedaan dari biodiesel yang sebelum dan sesudah modifikasi. Spektra yang dihasilkan pada modifikasi biodiesel 6% menunjukkan adanya serapan kuat pada daerah $1742,92 \text{ cm}^{-1}$ yang merupakan serapan khas untuk gugus karbonil C=O. Serapan tajam pada daerah $1170,96$ yang menunjukkan ikatan C-O. Seperti pada spektra IR biodiesel sebelum modifikasi, pada spektra ini juga terdapat serapan pada daerah $2926,38 \text{ cm}^{-1}$ dan $2855,47 \text{ cm}^{-1}$ yang merupakan gugus C-H (sp^3) dan serapan pada daerah $722,52 \text{ cm}^{-1}$ merupakan gugus alkena (CH=CH), serta terdeteksi pula regang O-H yang lebar dengan serapan $3471,66 \text{ cm}^{-1}$.

Hasil spektra dari biodiesel sebelum dan sesudah modifikasi menunjukkan telah terlihat adanya perbedaan yang signifikan pada modifikasi dengan konsentrasi KMnO_4 yang terendah pada kondisi asam yakni 2%. Daerah serapan yang muncul pada konsentrasi ini yakni $3472,20 \text{ cm}^{-1}$; $2927,04 \text{ cm}^{-1}$, $2855,85 \text{ cm}^{-1}$, $1463,04 \text{ cm}^{-1}$ dan $1369,30 \text{ cm}^{-1}$ (C-H (sp^3)); $1743,67 \text{ cm}^{-1}$ (C=O); $1171,53 \text{ cm}^{-1}$ (C-O); dan $722,33 \text{ cm}^{-1}$ (=C-H (sp^2)). Daerah serapan IR yang muncul pada konsentrasi KMnO_4 3 %,

4 % dan 5% tidak jauh berbeda dengan daerah serapan pada konsentrasi KMnO_4 2% yang dapat dilihat pada Tabel 4.3.


b. Analisis GC-MS

Analisis selanjutnya menggunakan instrumen GC-MS baik biodiesel sebelum dimodifikasi maupun setelah modifikasi. Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi komponen senyawa yang terkandung dalam sampel berdasarkan kelimpahan massa dan fragmentasi dari molekul yang terbentuk.

Hasil analisis GC-MS pada biodiesel memperlihatkan bahwa kandungan terbesarnya diduga yaitu etil palmitat dan etil oleat. Kandungan asam yang didapat setelah dikonversi menjadi biodiesel tidak jauh berbeda sebelum ditransesterifikasi. Data kromatogram pada hasil sintesis biodiesel tanpa penambahan KMnO_4 menunjukkan adanya komponen utama dan komponen minor. Tiap komponen masing-masing memiliki luas area yang berbeda. Luas puncak paling tinggi ditunjukkan oleh puncak ketiga ($t_R = 21,576$) dengan luas area sebesar 33,09%. Sedangkan luas puncak komponen yang paling rendah ditunjukkan pada puncak kedua ($t_R = 21,532$) dengan luas area sebesar 7,45%.

Data kromatogram pada biodiesel hasil modifikasi dengan KMnO_4 2% menunjukkan lima komponen. Luas puncak paling tinggi ditunjukkan oleh puncak ketiga ($t_R = 19,943$) dengan luas area sebesar 31,97%. Sedangkan luas puncak komponen yang paling rendah ditunjukkan pada puncak pertama ($t_R = 14,344$) dengan luas area sebesar 1,25%. Berdasarkan data kromatogram yang diperoleh dari hasil sintesis biodiesel dan biodiesel hasil modifikasi terdapat beberapa perbedaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Pada biodiesel hasil modifikasi dengan KMnO_4 2% terdapat komponen utama dan terdapat pula komponen minor diantaranya merupakan senyawa yang diprediksi membentuk aldehid dan asam karboksilat. Kemudian untuk biodiesel hasil modifikasi dengan KMnO_4 3% terdapat lima komponen, salah satunya merupakan komponen minor yang diprediksi adalah senyawa aldehid. Sedangkan untuk biodiesel hasil modifikasi dengan KMnO_4 4% terdapat tiga komponen utama dan dua komponen minor yang diprediksi adalah senyawa aldehid dan asam nonanoat. Untuk biodiesel hasil modifikasi 5% dan 6% terdapat tiga komponen utama dan empat komponen minor yang sama dengan komponen yang dihasilkan pada modifikasi dengan konsentrasi yang berbeda sebelumnya. Sehingga dapat diketahui senyawa dari hasil oksidasi diperoleh adalah senyawa aldehid dan asam karboksilat. Pola fragmentasi yang ditunjukkan dari kelima hasil modifikasi tersebut tidak jauh berbeda, baik komponen mayor maupun komponennya.



Gambar 4.7. Struktur Senyawa Hasil Modifikasi

Komponen minor yang diprediksi dari hasil modifikasi adalah nonanal (aldehid) dan asam nonanoat (asam karboksilat). Asam nonanoat bisa diperoleh dari hasil oksidasi pemaksapisahan etil oleat. Oksidasi lanjut terhadap nonanal menghasilkan asam nonanoat.

Reaksi pemutusan ikatan rangkap pada struktur etil ester diperoleh hasil rendemen senyawa baru dalam jumlah sedikit. Senyawa tersebut diprediksi adalah senyawa nonanal (aldehid) dan asam nonanoat (asam karboksilat). Menurut Aisyah (2013: 127), proses oksidasi alkena menggunakan pengoksidator kuat seperti KMnO_4 akan menghasilkan senyawa aldehid dan asam karboksilat. Sedangkan komponen asam lemak mengalami fragmentasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variasi konsentrasi kalium permanganat (KMnO_4) 2%, 3%, 4%, 5% dan 6% pada penelitian ini mampu mengoksidasi ikatan rangkap pada biodiesel dan semakin meningkat konsentrasi KMnO_4 , maka kemampuan mengoksidasi semakin besar.
2. Senyawa yang dihasilkan pada proses modifikasi menggunakan kalium permanganat (KMnO_4) adalah senyawa yang mengandung aldehid dan asam karboksilat yang merupakan komponen minor yakni senyawa nonanal dan asam nonanoat.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini:

1. Bagi peneliti yang ingin melakukan modifikasi melalui proses oksidasi dapat menggunakan zat pengoksidator lain selain kalium permanganat (KMnO_4).
2. Sampel yang digunakan sebaiknya yang tidak banyak mengandung asam lemak jenuh, karena asam lemak jenuh akan sangat berpengaruh pada hasil sintesis biodiesel. Selain itu, sampel yang digunakan harus mencukupi sehingga dapat dilakukan uji karakterisasi sesuai SNI pada hasil modifikasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Al qur'an nul Qarim.


- Aisyah. *Senyawa Organik Monofungsi*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Alimin MS, dkk. *Kimia Analitik*. Makassar: Alauddin Press, 2007.
- Arita, Susila, dkk. "Pembuatan Metil Ester Asam Lemak dari CPO *Off Grade* dengan Metode Esterifikasi-Transesterifikasi". *Jurnal Teknik Kimia* 15, no. 2 (2008): h. 34-43.
- Asnawati, Dina, dkk. "Pembuatan Biodiesel dari Minyak Biji Kapuk (*Ceiba Pentandra*) Melalui Reaksi Transesterifikasi Enzimatis". *Jurnal Media Bina Ilmiah Volume* 8, no. 4 (2014).
- Badan Standarisasi Nasional. "Biodiesel". SNI 7182:2015.
- Buchori, Luqman, dkk. "Perkembangan Proses Produksi Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Alternatif". *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia*, 2015.
- Christina, Natalia. "Pembuatan Biodiesel dari Minyak Nyamplung dengan Menggunakan Katalis Berbasis Kalsium". *Jurnal Ilmiah Widya Teknik* (2010).
- Damayanti, Astrilia. "Pembuatan Metil Ester (Biodiesel) dari Biji Ketapang". *Jurnal Kompetensi Teknik* 3, no. 1 (2011): h. 41-46.
- Darmawan, Ferry Indra dan I Wayan Susila. "Proses Produksi Biodiesel dari Minyak Jelantah dengan Metode Pencucian Dry-Wash Sistem". *JTM* 2, no. 01 (2013): h. 80-87.
- Darnoko, D dan Cheryan, Munir. "Kinetics of Palm Oil Transesterification in a Batch Reactor". *JAOC* 77, no. 12 (2000).
- Day, R. A. dan A. L. Underwood, *Quantitative Analysis*, terj. Iis Sopyan, *Analisis Kimia Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2002.
- Dmytryshyn, dkk. "Synthesis and Characterization of Vegetable Oil Derived Esters: Evaluation of Their Diesel Additive Properties". *Bioresource Tech*, 2004.
- Dwivedi, Gaurav dan M.P. Sharma. "Cold Flow Behaviour of Biodiesel-A Review". *International Journal of Renewable Energy Research* 3, no. 4 (2013).
- Fessenden, Ralph J. dan Joan S. Fessenden. *Organic Chemistry, Third Edition*, Terj. Aloysius Hadyana Pudjaatmaka, *Kimia Organik Edisi Ketiga Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Fessenden, Ralph J. dan Joan S. Fessenden. *Organic Chemistry, Third Edition*, Terj. Aloysius Hadyana Pudjaatmaka, *Kimia Organik Edisi Ketiga Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 1982.
- Foidl, N, dkk. "Jatropha Curcas for Biodiesel Production in Nicaragua". *Bioresouce Tech*, 1996.
- Gandjar, Ibnu Gholib dan Abdul Rohman. *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

- Handayani, Septi Puji. "Pembuatan Biodiesel dari Minyak Ikan dengan Radiasi Gelombang Mikro". *Skripsi*. Surakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Hambali, Erliza, dkk. *Teknologi Bioenergi*. Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2006.
- Hartono, Rudi, dkk. "Intensifikasi Biodiesel dari Minyak Jelantah dengan Metode Interesifikasi dan Pemurnian *Dry Washing*". *Jurnal Pengelolaan Limbah 16*, Edisi Suplemen (2013): h. 49-56.
- Ibnu Katsir. *Shahih: Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006.
- Ma F. dan Hanna M.A. "Biodiesel Production: A Review". *Bioresource Technology* (1999).
- Manurung, Renita, dkk. "The Synthesis Biodiesel from Palm Oil Through Interesterification Using Immobilized Lipase Enzim as Catalyst". *International Journal of Science and Engeneering 7 (2)*, 2014: 174-177.
- Nurlina A. "Modifikasi Biodiesel dari Minyak Biji Kemiri (*Aleurites Moluccana*) Melalui Reaksi Oksidasi dengan Bantuan Gelombang Ultrasonik". *Skripsi* Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, 2014.
- Pahan, Iyung. *Panduan Kelapa Sawit: Managemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir*. Bogor: Penebar Swadaya, 2006.
- Pasaribu, Nurhida. "Minyak Buah Kelapa Sawit". *E-USU Repository* (2004): h. 1-9.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. "Kebijakan Energi Nasional". <http://www.hukumonline.com> (27 Januari 2016).
- Poedjiadi, Anna dan F.M. Titin Supriyanti. *Dasar-Dasar Biokimia*. Jakarta: UI-Press, 2012.
- Putri, Sri Kembaryanti, dkk. "Studi Proses Pembuatan Biodiesel dari Minyak Kelapa (*Coconut Oil*) dengan Bantuan Gelombang Ultrasonik". *Jurnal Rekaya Proses 6*, no. 1 (2012).
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Sari, Ariza Budi Tunjung. "Proses Pembuatan Biodiesel Minyak Jarak Pagar (*Jatropha Curcas L.*) dengan Transesterifikasi Satu dan Dua Tahap". *Skripsi*, Fakultas Teknologi Pertanian, 2007.
- Sastrohamidjojo, Hardjono dan Harno Dwi Pranowo. *Sintesis Senyawa Organik*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Setyaningsih, Dwi, Sri Yuliani dan Amri Solechan. "Optimasi Proses Sintesis Gliserol Tert-Butil Eter (GTBE) sebagai Aditif Biodiesel". *Jurnal Tek. Ind. Pert.* 21, no. 1 (2011).
- Siswahyu, Agung dan Tri Yuni Hendrawati. "Studi Pustaka Modifikasi Minyak Nabati sebagai Sumber Bahan Baku Pelumas Bio". *Jurnal Teknologi* vol. 2, no. 2 (2013): h. 23-32.
- Silverstein, Robert M. *Spectrometric Identification of Organic Compounds*. Edisi ke-7. USA: John Wiley & Sons, Inc, 2005.

- Supardan, Muhammad Dani. "Penggunaan Ultrasonik untuk Transesterifikasi Minyak Goreng Bekas". *Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 8, no. 1 (2011).
- Suwarto, dkk. *Top 15 Tanaman Perkebunan*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2014.
- Svehla G. *Textbook Of Macro and Semimicro Qualitative Inorganic Analysis (Buku teks Analisis Anorganik Kualitatif Makro dan Semimikro)*, terj. Setiono dan Hadyana Pujaatmaka, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Kalman Media Pustaka, 1985.
- Syah, Andi Nur Alam. *Biodiesel Jarak Pagar: Bahan Bakar Alternatif yang Ramah Lingkungan*. Jakarta: AgroMedia Pustaka, 2006.
- Yunizar, AL, dkk. "Sintesis Etil Ester dari Minyak Kemiri (*Aleurites molluccana*) Menggunakan Metode Ultrasonokimia". *Al-Kimia* 3, no. 2 (2015): h. 100-109.
- Zulkifli, Mochamad dan Teti Estiasih. "Sabun dari Destilat Asam Lemak Minyak Sawit: Kajian Pustaka". *Jurnal Pangan dan Agroindustri* 2, no. 4 (2014): h.170-177.




Lampiran 1. Bagan Alir Penelitian



Lampiran 2. Prosedur Kerja Proses Transesterifikasi dan Modifikasi Biodiesel

1. Proses Transesterifikasi



2. Modifikasi Biodiesel Menggunakan KMnO_4

Biodiesel Murni

- Menimbang sebanyak 2,6765 gram
- Menambahkan KMnO_4 2% sebanyak 0,5352 yang telah dilarutkan dalam 10 mL H_2SO_4 .
- Memasukkan ke dalam ultrasonik selama 45 menit
- Menyaring campuran dan disentrifuge.
- Filtrat yang dihasilkan dicuci dengan air dan panaskan di atas suhu 105°C .
- Ulangi perlakuan dengan variasi konsentrasi KMnO_4 3%, 4%, 5% dan 6%
- Mengidentifikasi dengan menggunakan FTIR dan GC-MS.

Hasil

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian


1. Penentuan Kadar *Free Fatty Acid* (FFA) Sebelum dan Sesudah Pemurnian

CPO




2. Sintesis Biodiesel

a. Transesterifikasi




b. Pemurnian Biodiesel




3. Modifikasi Biodiesel


a. Modifikasi dengan KMnO_4 2%



b. Modifikasi dengan KMnO_4 3%




c. Modifikasi dengan KMnO_4 4%



d. Modifikasi dengan KMnO_4 5%



e. Modifikasi dengan KMnO_4 6%

Lampiran 4. Analisis Data

1. Penentuan Mr CPO

Mr CPO = Mr total asam lemak

a. Mr Asam laurat ($C_{11}H_{23}COOH$)

$$\begin{aligned} \text{Kadar} &= 224,34 \text{ gr/mol} \times \frac{0,2}{100} \\ &= 0,4487 \text{ gr/mol} \end{aligned}$$

b. Mr Asam miristat ($C_{13}H_{27}COOH$)

$$\begin{aligned} \text{Kadar} &= 228,38 \text{ gr/mol} \times \frac{1,1}{100} \\ &= 2,5122 \text{ gr/mol} \end{aligned}$$

c. Mr Asam palmitat ($C_{15}H_{31}COOH$)

$$\begin{aligned} \text{Kadar} &= 256,43 \text{ gr/mol} \times \frac{44,0}{100} \\ &= 112,8292 \text{ gr/mol} \end{aligned}$$

d. Mr Asam stearat ($C_{17}H_{35}COOH$)

$$\begin{aligned} \text{Kadar} &= 284,48 \text{ gr/mol} \times \frac{4,5}{100} \\ &= 12,8016 \text{ gr/mol} \end{aligned}$$

e. Mr Asam oleat ($C_{17}H_{33}COOH$)

$$\begin{aligned} \text{Kadar} &= 282,47 \text{ gr/mol} \times \frac{39,2}{100} \\ &= 110,7282 \text{ gr/mol} \end{aligned}$$

f. Mr Asam linoleat ($C_{17}H_{31}COOH$)

$$\begin{aligned} \text{Kadar} &= 280,45 \text{ gr/mol} \times \frac{10,1}{100} \\ &= 28,3255 \text{ gr/mol} \end{aligned}$$

Mr CPO = Mr total asam lemak

$$= 267,6454 \text{ gr/mol}$$

2. Penentuan Kadar *Free Fatty Acid* (FFA) CPO

a. Kadar FFA sebelum Pemurnian

$$\text{Kadar FFA} = \frac{N \text{ KOH} \times \text{BM Asam Palmitat} \times V. \text{ Titration}}{\text{Berat Sampel} \times 1000} \times 100\%$$

$$\text{Kadar FFA} = \frac{0,1 \text{ N} \times 256 \frac{\text{gr}}{\text{mol}} \times 4,9 \text{ mL}}{5,0088 \text{ gr} \times 1000} \times 100\%$$

$$\text{Kadar FFA} = \frac{125,44}{5008,8} \times 100\%$$

$$\text{Kadar FFA} = 2,5043 \%$$

b. Kadar FFA setelah Pemurnian

$$\text{Kadar FFA} = \frac{N \text{ KOH} \times \text{BM Asam Palmitat} \times V. \text{ Titration}}{\text{Berat Sampel} \times 1000} \times 100\%$$

$$\text{Kadar FFA} = \frac{0,1 \text{ N} \times 256 \frac{\text{gr}}{\text{mol}} \times 1,80 \text{ mL}}{5,0025 \text{ gr} \times 1000} \times 100\%$$

$$\text{Kadar FFA} = \frac{46,08}{5002,5} \times 100\%$$

$$\text{Kadar FFA} = 0,9211 \%$$

3. Penentuan Bobot Untuk Reaksi Transesterifikasi

Minyak: Alkohol (0,1 : 1,2)

a. Minyak

$$n = \frac{\text{gr}}{\text{mr}}$$

$$0,1 \text{ mol} = \frac{\text{gr}}{267,6454 \text{ gr/mol}}$$

$$\text{gr} = 26,7645 \text{ gram}$$

b. Etanol

$$n = \frac{\text{gr}}{\text{mr}}$$

$$1,2 \text{ mol} = \frac{\text{gr}}{46,0692 \text{ gr/mol}}$$

$$\text{gr} = 55,2830 \text{ gram}$$

c. KOH 0,5%

$$\begin{aligned}\text{Bobot} &= \frac{0,5}{100} \times \text{bobot minyak} \\ &= \frac{0,5}{100} \times 26,76454 \text{ gr} \\ &= 0,1338 \text{ gram}\end{aligned}$$

4. Penentuan Bobot untuk Modifikasi Struktur

CPO : KMnO₄ (0,1 : 0,01)

1. Berat Crude Palm Oil (CPO)

$$\text{Mr} = \frac{\text{gr}}{\text{mol}}$$

$$267,6454 = \frac{\text{gr}}{0,1}$$

$$\text{gram} = 26,765 \text{ gr}$$

2. Berat Kalium Permanganat (KMnO₄)

$$\text{Mr} = \frac{\text{gr}}{\text{mol}}$$

$$158,0376 = \frac{\text{gr}}{0,01}$$

$$\text{gram} = 1,580 \text{ gr}$$

a. KMnO₄ 2%

$$m = \% \times \text{Berat Biodiesel}$$

$$m = \frac{2}{100} \times 26,7645 \text{ gr}$$

$$= 0,5352 \text{ gram}$$

b. KMnO₄ 3%

$$m = \frac{3}{100} \times 26,7645 \text{ gr}$$

$$= 0,8029 \text{ gram}$$

c. KMnO_4 4%

$$\begin{aligned} m &= \frac{4}{100} \times 26,7645 \text{ gr} \\ &= 1,0705 \text{ gram} \end{aligned}$$

d. KMnO_4 5%

$$\begin{aligned} m &= \frac{5}{100} \times 26,7645 \text{ gr} \\ &= 1,3382 \text{ gram} \end{aligned}$$

e. KMnO_4 6%

$$\begin{aligned} m &= \frac{6}{100} \times 26,7645 \text{ gr} \\ &= 1,6058 \text{ gram} \end{aligned}$$

5. Penentuan Rendamen Biodiesel Hasil Modifikasi

Contoh untuk rendamen hasil modifikasi dengan KMnO_4 2 %

$$\begin{aligned} \% \text{ Biodiesel} &= \frac{\text{Bobot Biodiesel}}{\text{Bobot sampel}} \times 100 \% \\ &= \frac{0,5741 \text{ gr}}{26,7645 \text{ gr}} \times 100 \% \\ &= 2,1450 \% \end{aligned}$$


Lampiran 5. Pola Fragmentasi Komponen Biodiesel dan Biodiesel Hasil Modifikasi

No.	Konsentrasi KMnO ₄	Pola Fragmentasi	Dugaan Senyawa
1.	0%	270; 239,0; 227,0; 213; 199; 185; 171; 157; 143; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15	Etil palmitat (asam heksadekanoat)
		294; 279; 263; 234; 220; 206; 192; 178; 164; 150; 123; 109; 95; 81; 67; 41; 27	Etil linoleat (asam 9,12-oktadekadioat)
		296; 264; 222; 180; 166; 152; 137; 123; 111; 96; 83; 69; 55; 41	Etil oleat (asam 9-oktadekenoat)
		130;102;77	3-metilinden
		299; 257; 239; 213; 194; 171; 154; 134; 116; 98; 74; 43	Asam heksadekanoat/ 1-Monopalmitin
2.	2%	172; 158; 143; 129; 111; 94; 74; 55; 41; 27	Asam nonanoat
		242; 199; 171; 143; 101; 74; 43	Asam tetradekanoat
		270; 239; 227; 199; 185; 171; 143; 129; 101; 87; 74; 55; 43	Asam heksadekanoat (etil palmitat)
		296; 278; 264; 246; 234; 222; 207; 194; 180; 166; 152; 137; 123; 111; 97; 83; 69; 55; 43; 29; 15	Asam 9-oktadekanoat
		298; 269; 255; 241; 227; 213; 199; 185; 171; 157; 143; 129; 115; 101; 87; 74; 57; 43; 29; 15	Asam oktadekanoat
3.	3%	124; 114; 109; 98; 93; 82; 77; 70; 65; 57; 51; 43	Nonanal (aldehid)
		242; 199; 171; 143; 101; 74; 43	Asam tetradekanoat
		270; 239; 227; 199; 185; 171; 143; 129; 101; 74; 55; 43	Asam heksadekanoat (etil palmitat)
		296; 264; 222; 180; 166; 152; 137; 123; 111; 96; 83; 69; 55; 41	Asam 9-oktadekanoat
		298; 269; 255; 241; 227; 213; 199; 185; 171; 157; 143; 129; 111; 97; 74; 57; 43; 29; 15	Asam oktadekanoat
4.	4%	124; 114; 98; 82; 70; 57; 41	Nonanal (aldehid)
		172; 157; 141; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15	Asam nonanoat/ metil nonanoat
		186; 172; 158; 143; 129; 111; 94; 74; 55; 41; 27	Asam nonanoat/ metil azelat semialdehid
		241; 199; 171; 143; 101; 74; 43	Asam tetradekanoat
		270; 239; 227; 199; 185; 171; 143; 129; 97; 87; 74; 55; 43	Asam heksadekanoat
		296; 264; 222; 180; 137; 123; 110; 97; 83; 69; 55; 41	Asam 9-oktadekanoat
		298; 270; 255; 227; 199; 171; 143; 115; 97; 74; 59; 43; 18	Asam oktadekanoat


	142; 114; 98; 82; 70; 57; 41 172; 157; 141; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15 172; 158; 143; 129; 111; 94; 74; 55; 41; 27	Nonanal Asam nonanoat/ metil nonanoat Asam nonanoat/ asam Azelaaldehydic Asam tetradekanoat Asam heksadekanoat Asam 9-oktadekanoat Asam oktadekanoat	
5.	KMnO_4 5%	242; 199; 171; 143; 101; 74; 43 270; 239; 227; 199; 185; 171; 143; 129; 101; 87; 74; 55; 43, 296; 264; 222; 180; 166; 152; 137; 123; 111; 96; 83; 69; 55; 41 298; 270; 255; 227; 199; 171; 143; 115; 97; 74; 59; 43; 18	Nonanal Asam Nonanoat/ metil Nonanoat Asam nonanoat/ Metil Azelat semialdehyd Asam tetradekanoat Asam heksadekanoat Asam 9-oktadekanoat Asam oktadekanoat/ kemester
6.	KMnO_4 6%	124; 114; 109; 98; 93; 82; 77; 70; 65; 57; 51; 43 172; 157; 141; 129; 115; 101; 87; 74; 55; 43; 29; 15 185; 171; 155; 143; 129; 111; 98; 87; 87; 74; 55; 41; 29; 15 242; 199; 171; 143; 101; 74; 43 270; 239; 227; 199; 185; 171; 143; 129; 101; 87; 74; 55; 43 296; 264; 222; 180; 13; 123; 110; 97; 83; 69; 55; 41 298; 270; 255; 227; 199; 171; 143; 115; 97; 74; 59; 43; 18	Nonanal Asam Nonanoat/ metil Nonanoat Asam nonanoat/ Metil Azelat semialdehyd Asam tetradekanoat Asam heksadekanoat Asam 9-oktadekanoat Asam oktadekanoat/ kemester

Lampiran 6. Gambar Spektrum Massa Tiap Komponen Biodiesel Tanpa Modifikasi dan Biodiesel hasil Modifikasi


a. Gambar Spektrum Massa Tiap Komponen Biodiesel (0% KMnO_4)




Gambar Spektrum Etil Palmitat (Asam heksadekanoat)




Gambar Spektrum Etil Linoleat (Asam 9,12-oktadekadioat)



Gambar Spektrum Etil Oleat (Asam 9-Oktadekenoat)




Gambar Spektrum 3-Metilinden




Gambar Spektrum Asam Heksadekanoat (2,3-dihidroxypropyl ester)


b. Gambar Spektrum Massa Tiap Komponen Biodiesel Hasil Modifikasi




Gambar Spektrum Nonanal




Gambar Spektrum Asam Nonanoat (Asam Azelaaldehyd)




Gambar Spektrum Asam Nonanoat (Metil Nonanoat)




Gambar Spektrum Asam Tetradekanoat



Gambar Spektrum Asam Heksadekanoat



Gambar Spektrum Asam 9-Oktadekanoat



Gambar Spektrum Asam Oktadekanoat

Lampiran 7. Spesifikasi Biodiesel dengan Standar Berbeda pada Beberapa Negara

No.	Parameter	Austria ONC- 1191	India BIS- 15607	France EU- 15412	Germany DIN-EN- 590	Italy UNI- 10946	USA ASTM- 424720
1	Densitas pada 150C (g/cm ³)	0,85-0,89	0,87-0,89	0,87-0,89	0,875-0,89	0,86-0,90	0,88
2	Viskositas pada 40°C (mm ² /s)	3,5-5	1,9-6	3,5-5	3,5-5	3,5-5	1,96
3	Titik nyala (°C)	100	130	100	110	100	130
4	CFPP (°C)	0-5	0-5	-	0-10/-20	-	-
5	Titik tuang (°C)			10		1-5	15-18
6	Angka Setana	≥49	≥40	≥49	≥49	-	≥47
7	Angka Netralisasi (mgKOH/g)	≤0,8	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,5	≤0,8
8	Residu Karbon (%)	≤0,05	≤0,05	-	≤0,05	-	≤0,05

BIOGRAFI PENULIS



Yuliana, dilahirkan di Kab. Sidrap tepatnya di desa Panreng Lautang, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti pada hari jumat tanggal 28 Januari 1994. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Sabbang dan Hasnah.

Penulis memulai pendidikannya pada tahun 1999 di TK Aisyah Benteng dan melanjutkan pendidikannya di SDN 7 Benteng pada tahun 2000-2006, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Pancarijang pada tahun 2006-2009, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMAN 1 Pancarijang pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012.

Penulis melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, fakultas Sains dan Teknologi, jurusan sains kimia angkatan 2012 melalui jalur SNMPTN Ujian Tertulis. Penulis menyelesaikan kuliah strata satu (S1) pada tahun 2017.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R