

**PENENTUAN KONSENTRASI OPTIMUM SELULOSA SEKAM PADI
DALAM PEMBUATAN FILM BIOPLASTIK**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains

Jurusan Kimia Pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MIFTAHUL JANNAH
NIM : 60500113015

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAKASSAR
2017
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Miftahul Jannah
NIM : 60500113015
Tempat/Tanggal Lahir : Bima, 30 Maret 1995
Fakultas/Jurusan : Sains dan Teknologi/ Kimia
Alamat : Jln. Abd. Muthalib Dg Narang no. 8
Judul : Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Sekam
Padi dalam Pembuatan Film Bioplastik

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal secara hukum.

Samata, Agustus 2017

Penyusun


Miftahul Jannah
NIM. 60500113015



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Sekam Padi dalam Pembuatan Film Bioplastik" yang disusun oleh Miftahul Jannah, NIM : 60500113015 mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin 18 Agustus 2017 bertepatan 25 Dzulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 18 Agustus 2017
25 Dzulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Sekretaris	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Munaqisy I	: H. Asri Saleh, ST., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Aisyah, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muh. Sadik Sabry, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Sappewali, S.Pd., M.Si	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP : 19691205 199303 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Sekam Padi dalam Pembuatan Film Bioplastik**”. *Shalawat* serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya.

Penulis membuat skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Sains Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Ungkapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua Abd. Salam dan Maintan dan seluruh keluarga atas doa dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababari, M.Si selaku rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag selaku dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Ibu Sjamsiah, M.Si., Ph.D selaku ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dra. Sitti Chadijah, M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak Sappewali, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan

keikhlasannya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Bapak H. Asri Saleh, S.T., M.Si selaku dosen penguji I, Ibu Aisyah, S.Si., M.Si selaku dosen penguji II dan Dr. Muh. Sadik Sabry, M.Ag selaku dosen penguji III yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.
6. Segenap dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi yang dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis.
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
8. Seluruh laboran Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, terkhusus Ismawanti, S.Si.
9. Rekan seperjuangan dalam penelitian (Muh.Ikhsanuddin dg. Munir, Chaerul Umam Adam, Nada Pertiwi P, Kasmawati dan Nurul Azizah) yang selalu bersama dan berjuang dalam suka maupun duka. Terima kasih atas dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Jurusan Kimia angkatan 2013 yang telah bersama setelah hampir 4 tahun ini.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan KKN angkatan 54 Desa Timusu dan Kecamatan Liriaja.

Dan terima kasih pula penulis ucapkan kepada keluarga, rekan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah swt membalas semua kebaikan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

Samata-Gowa, Juni 2017

Penulis



DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-7
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8-25
A. Plastik Sintesis.....	8
B. Biopolimer.....	9
C. Bioplastik.....	10
D. Sekam Padi.....	14
E. Selulosa.....	16
F. Kitosan.....	19
G. Plastisizer.....	21
H. <i>Universal Testing Machine (UTM)</i>	22

I. <i>Fourier Transform Infra Red (FTIR)</i>	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	26-28
A. Waktu dan Tempat.....	26
B. Alat dan Bahan.....	26
1. Alat.....	26
2. Bahan.....	26
C. Prosedur Kerja.....	26
1. Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi.....	26
2. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	27
3. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	27
4. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan.....	27
5. Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik.....	28
6. Karakterisasi dengan FTIR.....	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29-45
A. Hasil Penelitian.....	29
1. Hasil Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi.....	29
2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	30
3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	30
4. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan.....	31
5. Hasil Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik	31
6. Karakterisasi dengan FTIR.....	33
B. Pembahasan.....	33
1. Hasil Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi.....	33
2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	35

3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	36
4. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan.....	36
5. Hasil Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik	37
6. Karakterisasi dengan FTIR.....	41
BAB IV KESIMPULAN.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47-50
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	51-69
RIWAYAT HIDUP.....	70



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Vibrasi dan Serapan FTIR.....	25
Tabel 2.2	Daerah Puncak Serapan Gugus Fungsi Bioplastik.....	25
Tabel 4.1	Nilai Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Sorbitol 2 mL.....	31
Tabel 4.2	Nilai Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Kitosan 0,8 g.....	32
Tabel 4.3	Nilai Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Sorbitol 2 mL dan Kitosan 0,8 g.....	32
Tabel 4.4	Hasil Analisis FTIR.....	33



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses Biodegradasi Bioplastik.....	12
Gambar 2.2	Sekam Padi.....	15
Gambar 2.3	Struktur α Selulosa.....	17
Gambar 2.4	Struktur β Selulosa.....	18
Gambar 2.5	Struktur Hemiselulosa.....	18
Gambar 2.6	Struktur Kitosan.....	19
Gambar 2.7	Struktur Kimia Sorbitol.....	21
Gambar 2.8	Alat UTM.....	23
Gambar 2.9	Alat FTIR.....	24
Gambar 4.1	Selulosa Sekam Padi.....	29
Gambar 4.2	Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol.....	30
Gambar 4.3	Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan.....	30
Gambar 4.4	Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan.....	31
Gambar 4.5	Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Nilai Persen Pemanjangan.....	37
Gambar 4.6	Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Kuat Tarik Pemanjangan.....	39
Gambar 4.7	Spektrum FTIR Selulosa Sekam Padi.....	42
Gambar 4.8	Spektrum FTIR Selulosa Sekam Padi dan Sorbitol.....	43

ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah

NIM : 60500113015

**Judul : Penentuan Konsentrasi Optimum Selulosa Sekam Padi dalam
Pembuatan Film Bioplastik**

Setiap tahun penggunaan plastik semakin meningkat sehingga menyebabkan penumpukan sampah plastik. Alternatif penanggulangan limbah plastik adalah dengan mengganti plastik konvensional dengan bioplastik. Bioplastik ini akan terurai secara alami di alam dalam waktu yang lebih cepat. Indonesia memiliki potensi dalam menghasilkan limbah hasil pertanian berupa sekam padi. Sekam padi mengandung selulosa cukup tinggi yang dapat dijadikan sebagai biopolimer pembuatan bioplastik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan konsentrasi optimum selulosa sekam padi dalam pembuatan film bioplastik dan mengetahui karakteristik dari film bioplastik. Tahapan penelitian ini adalah ekstraksi selulosa dari sekam padi, pembuatan film bioplastik selulosa dengan penambahan sorbitol dan kitosan dengan metode pencampuran (*blending*). Penentuan konsentrasi optimum berdasarkan nilai persen pemanjangan dan uji kuat tarik. Pengujian karakteristik menggunakan FTIR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi optimum selulosa yaitu 1,25 % dalam kitosan dan sorbitol dengan nilai persen pemanjangan 9,93% dan kuat tarik 0,032 Kgf/cm². Film bioplastik memiliki spektrum gugus hidroksil (O-H) pada daerah serapan 3450,64 cm⁻¹, gugus amina (-NH) pada daerah serapan 1638,40 cm⁻¹ dan gugus C-O pada daerah serapan 1087,76 cm⁻¹.

Kata kunci: Plastik, Bioplastik, Selulosa, Kuat Tarik, Persen Pemanjangan



ABSTRACT

Name : Miftahul Jannah

NIM : 60500113015

Title : *Determining of Optimum Concentration of Rice Husk Cellulose in the Manufacture of Bioplastic Film*

Every year the use of plastic is increasing, causing the buildup of plastic waste. Plastic waste prevention alternative is by replacing the conventional plastic with bioplastic. This bioplastic will decompose naturally in nature in a shorter time. Indonesia has the potential to produce agricultural waste in the form of rice husks. Rice husk contains high enough cellulose which can be made as bioplastic biopolymer making. The purpose of this study was to determine the optimum concentration of rice husk cellulose in the manufacture of bioplastic film and to know the characteristics of bioplastic film. The stage of this research are cellulose extraction from rice husk, making cellulosic bioplastic film with addition of sorbitol and chitosan by blending method. Determination of optimum concentration based on elongation and tensile strength test characteristic testing using FTIR. The results of this study indicate that the optimum concentration of cellulose is 1,25% in the dirt sorbitol with a elongation value of 9,93% and tensile strength of 0,032 Kg/cm². Bioplastic films have a spectrum of hydroxyl group (O-H) in the absorption area of 3450,64 cm⁻¹, amine group (-NH) in the absorption area 1638,40 cm⁻¹ and the C-O group in the absorption area 1087,76 cm⁻¹.

Keyword: Plastic, Bioplastic, Cellulose, Tensile Strength, Elongation



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari penggunaan plastik, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan industri. Produksi plastik dari tahun ke tahun terus meningkat. Plastik telah menggantikan beberapa peralatan yang terbuat dari bambu, kayu, rotan dan besi. Plastik banyak digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga, pembungkus kemasan makanan dan minuman serta untuk peralatan sekolah dan kantor. Penggunaan plastik sebagai bahan dasar karena memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan bahan lainnya yaitu sifatnya yang ringan, mudah dibentuk (fleksibel), transparan dan harganya yang relatif dapat dijangkau oleh kalangan masyarakat.

Beberapa keunggulan tersebut yang membawa plastik menjadi kebutuhan penting dan terus mengalami peningkatan, tetapi dibalik keunggulan tersebut plastik juga memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan plastik diantaranya sifatnya yang sulit untuk terurai secara alami dan membutuhkan waktu yang lama karena plastik sintetik memiliki kestabilan sifat fisik-kimia yang kuat. Pembuangan dan penimbunan sampah plastik di lingkungan akan menyebabkan menumpuknya zat padat dan menurunkan kualitas tanah karena mikroorganisme tidak mampu menguraikan bahan dasar dari plastik sintetik tersebut (Darni, 2011). Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (KNLH) pada tahun 2008 persampahan domestik Indonesia bahwa sampah plastik menempati urutan kedua setelah sampah dapur 14% dari jumlah sampah total

dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 5,4 juta ton per tahun (Agustin dan Padmawijaya, 2016).

Jika plastik dibakar maka akan menimbulkan zat berbahaya yang akan mencemari udara. Selain itu, bahan dasar dari plastik sintetik yaitu berasal dari minyak bumi dan bersifat tidak dapat diperbaharui. Meninjau permasalahan-permasalahan yang muncul, maka diperlukan alternatif untuk memecahkan masalah tersebut. Berbagai upaya pemerintah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya dengan cara *reduce* yaitu membatasi penggunaan plastik untuk mengurangi jumlah limbah yang dapat ditimbulkan. Dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan plastik berbayar namun upaya ini tidak berlangsung lama, cara lain yaitu *reuse* (penggunaan kembali) dan *recycle* (daur ulang) (Pratomo dan Rohaeti, 2011). Namun cara ini hanya 30% dari jumlah plastik yang digunakan (Abdurrahman dan Rohimah, 2012). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengganti bahan dasar pembuatan plastik tersebut dengan bahan yang berasal dari alam dan mudah terurai yang disebut dengan bioplastik.

Bioplastik (plastik biodegradabel) merupakan plastik dengan bahan dasar yang dapat diperoleh dari alam sehingga mudah diuraikan oleh mikroorganisme. Keuntungan dari bioplastik ini diantaranya adalah bahan yang digunakan mudah ditemukan dan dapat diperbaharui. Kualitas plastik biodegradabel juga hampir sama dengan plastik konvensional pada umumnya. Berbagai metode telah dikembangkan dalam pembuatan film bioplastik, salah satunya yaitu metode blending. Metode blending yaitu metode pembuatan film bioplastik dengan pencampuran bahan baku dengan bahan pendukung. Bahan baku dari bioplastik dapat berupa pati, protein, lipid dan selulosa (Sanjaya dan Puspita, 2007).

Selulosa merupakan salah satu golongan karbohidrat penyusun tumbuhan dan dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa kimia lain. Selulosa merupakan biopolimer potensial yang memiliki serat yang sangat bagus sehingga dapat digunakan untuk bahan dasar dalam berbagai biopolimer. Selulosa dapat diperoleh dari ekstraksi tanaman. Proses ekstraksi dapat dilakukan melalui maserasi dan hidrolisis dengan pengasaman (Monariqsa, dkk, 2012).

Berbagai negara termasuk Indonesia telah melakukan riset tentang plastik biodegradabel. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sumartono, dkk (2015) tentang sintesis bioplastik dari selulosa alang-alang dengan penambahan kitosan dan gliserol. Hasil pengujian karakteristik mekaniknya menghasilkan kekuatan tarik sebesar $14,27 \text{ Kg/cm}^2$ dengan elongasi 12%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fachry dan Sartika (2012) tentang pemanfaatan limbah kulit udang dan pati singkong sebagai bahan dasar plastik *biodegradable*. Hasil pengujian karakteristik mekanik yang didapatkan yaitu untuk uji kekuatan tarik, plastik koyak pada $1,81 \text{ kg/cm}^2$. Kesimpulan dari kedua penelitian tersebut yaitu dengan adanya plastisizer dan kitosan maka akan memberikan kualitas film bioplastik yang baik.

Penggunaan pati sebagai bahan dasar memang cukup potensial tetapi di negara Indonesia pemanfaatan pati sebagai bahan pangan masih lebih tinggi kedudukannya sehingga diperlukan bahan lain yang lebih potensial. Pemanfaatan bahan tak terpakai atau limbah sampah diperlukan juga untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Bahan tak terpakai bukan berarti dibuang dan tidak dapat dimanfaatkan. Keseimbangan tersebut digambarkan dalam firman Allah QS. al-Mulk /67: 3-4.

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

“Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandangan (mu) sekali lagi (dan) sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat dan ia (pandanganmu) dalam keadaan letih” (Kementrian Agama, 2002).

Ayat diatas mengatakan bahwa Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis serasi dan sangat harmonis, Engkau, siapapun engkau, kini dan masa akan datang tidak melihat pada ciptaan ar Rahman Tuhan yang rahmat-Nya mencakup seluruh wujud baik pada ciptaan-Nya yang kecil maupun besar sedikitpun ketidakseimbangan. Maka ulangilah pandangan itu, yakni lihatlah sekali lagi dan berulang-ulang disertai dengan upaya berpikir, adakah engkau melihat atau menemukan padanya jangankan besar atau banyak sedikitpun keretakan sehingga menjadikannya tidak seimbang dan rusak? Kemudian setelah sekian lama engkau terus menerus memandangi dan memandangi mencari keretakan dan ketidakseimbangan (M. Quraish Shihab, 2002, 14). Demikian juga dalam firman Allah QS. Sad/38: 27.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang yang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (Kementrian Agama, 2002).

Ayat diatas menyatakan “dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada antara keduanya” seperti udara dan tentu Kami semua tidak menciptakan kamu semua *dengan batil* yang sia-sia tanpa hikmah. Kata *wauw* pada awal ayat di atas dapat dipahami dalam arti dan, dengan jalan memunculkan dalam benak satu kalimat sebelumnya, misalnya: *tidak ada yang sia- sia dalam segala ketetapan Kami, dan Kami tidak menciptakan* seterusnya. Kata *bathilan* dapat berarti *sia-sia tanpa tujuan* atau *dengan permainan* (M. Quraish Shihab, 2012, 12).

Kedua ayat di atas menjelaskan tentang keseimbangan antara benda yang terpakai dengan benda tak terpakai. Kuasa Allah yang telah menciptakan segala sesuatu baik yang kecil maupun yang besar tanpa ketidakseimbangan. Allah memerintahkan untuk memperhatikan setiap ciptaan-Nya secara teliti dan berulang-ulang disertai dengan upaya berfikir. Tidak ada sesuatupun yang diciptakan di dunia ini yang cacat dan tidak berguna, bahkan limbah sekalipun.

Ayat tersebut berkaitan dengan sampel yang akan digunakan yang merupakan limbah buangan padi yaitu berupa sekam padi. Padi sendiri dibicarakan dalam al-Qur’an sebagai salah satu tanaman biji-bijian, salah satunya yaitu terdapat dalam QS. al An’am/6 : 95.

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ۗ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۗ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۝﴾

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir (padi-padian) dan biji (kurma). Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah (kekuasaan) Allah, maka mengapa kamu masih berpaling?” (Kementrian Agama, 2002).

Allah SWT memberitahukan bahwa Dia menumbuhkan biji dan benih tumbuh-tumbuhan. Maksud dari “Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan

biji buah-buahan yaitu Allah membelahnya di dalam tanah (yang lembab) kemudian dari biji-bijian tersebut tumbuhlah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Kalimat lain “Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup” artinya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji dan benih yang merupakan benda mati (Ibnu Katsir, 2009, 2). Ayat ini berkaitan dengan salah satu tanaman biji-bijian yaitu padi. Tanaman ditumbuhkan dari benih kemudian menghasilkan produk yang sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup.

Limbah sekam padi dikatakan sebagai hasil samping dari proses penggilingan padi. Jumlahnya sekitar 25% dari bobot awal gabah sehingga menyebabkan produksinya terus meningkat dan menumpuk di lingkungan (Rahayu, 2008). Kandungan selulosa dari sekam padi cukup tinggi yaitu sekitar 58,852% (Jalaluddin dan Risal, 2005). Dimana menurut Sumartono, dkk (2015) bahwa jika kandungan selulosa lebih dari 40% maka bahan tersebut sudah dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan bioplastik. Hal ini tentunya sangat mendukung untuk penggunaan selulosa yang berasal sekam padi sebagai bahan dasar pembuatan film bioplastik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian penentuan konsentrasi optimum film bioplastik dari selulosa sekam padi dengan adanya penambahan kitosan dan sorbitol.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa konsentrasi optimum selulosa sekam padi dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol?
2. Bagaimana karakterisasi FT-IR film bioplastik yang dihasilkan dari selulosa sekam padi dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menentukan konsentrasi optimum selulosa sekam padi dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol.
2. Untuk mengetahui karakterisasi FT-IR film bioplastik yang dihasilkan dari selulosa sekam padi dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol.

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi terhadap pembaca untuk meningkatkan nilai tambah pada sumber daya alam Indonesia yang tidak termanfaatkan.
2. Memberikan suatu konsep alternatif terhadap masyarakat akan pemanfaatan limbah industri menjadi material baru sehingga dapat menghasilkan produk bioplastik yang ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik sintetik dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan efisiensi yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Plastik Sintetik

Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang saling terikat satu sama lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang yang disebut dengan monomer. Istilah plastik dapat mencakup produk polimerisasi sintetik, semisintetik dan ada beberapa pula polimer alami. Pembentukan plastik berasal dari kondensasi organik atau penambahan polimer atau dapat pula dengan penambahan zat lain untuk meningkatkan performa. Plastik sintetik merupakan bahan yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia dan telah berkembang menjadi bahan dasar pembuatan berbagai peralatan. Plastik banyak digunakan karena memiliki sifat fleksibel (mengikuti bentuk produk), transparan, tidak mudah pecah, dapat dikombinasikan dengan kemasan lain, tidak korosif serta harganya cukup terjangkau oleh masyarakat (Nurminah, 2002).

Plastik pada awalnya muncul sejak abad ke 20 dan terus mengalami perkembangan yang luar biasa setiap tahunnya. Pada tahun 1930-an hingga tahun 2005, perkembangannya mencapai 220 juta ton/tahun pada tahun 2005 (Ummah, 2013). Hal ini disebabkan karena plastik memiliki banyak kelebihan. Namun, disamping kelebihan tersebut, plastik memiliki banyak kekurangan, diantaranya polimer plastik tidak tahan terhadap panas, dapat mencemari produk dengan adanya migrasi komponen monomernya, sehingga berdampak terhadap keamanan dan kesehatan konsumen serta sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan (Coniwanti, dkk, 2014).

Plastik sintetik sangat berpotensi menjadi material yang dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup. Penguraian sampah plastik dengan pembakaran akan menghasilkan senyawa dioksin yang berbahaya bagi kesehatan. Sampah bekas plastik tidak akan hancur meskipun telah ditimbun dalam waktu lama, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (Agustin dan Padmawijaya, 2016). Kerusakan lingkungan tergambar dalam QS. Al- Baqarah/ 2: 205 yang berbunyi:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ



Terjemahnya:

“Dan apabila dia berpaling (dari engkau), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan” (Kementrian Agama, 2002).

Orang munafik selalu membuat kerusakan di muka bumi, memusnahkan tanaman-tanaman, tempat tanaman tumbuh, berbuah dan sekaligus tempat berkembangbiaknya hewan-hewan, yang keduanya merupakan sendi hajat hidup manusia (Ibnu Katsir, 2002, 1). Kerusakan tersebut dapat terjadi dengan kebiasaan orang-orang membuang sampah disembarang tempat sehingga menyebabkan menumpuknya bahan kimia berbahaya. Allah memberikan peringatan kepada mereka dengan menahan hujan sehingga tanaman dan ternak akan binasa serta terjadinya banjir karena ulah mereka sendiri.

B. Biopolimer

Polimer adalah salah satu bahan rekayasa bersifat nonlogam yang sangat penting. Bahan polimer ini banyak digunakan karena memiliki sifat yang ringan, tahan terhadap korosi dan bahan kimia, serta harganya yang terjangkau serta dapat diaplikasikan pada temperatur rendah dan dengan berbagai variasi warna. Secara

umum polimer dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu polimer sintetik dan polimer alami. Polimer alami adalah polimer yang terbuat dari bahan yang berasal dari alam, dapat diperbaharui, dapat diuraikan dan tidak menghasilkan racun. Polimer alami ini biasa disebut dengan biopolimer (Coniwanti, dkk, 2014).

Secara umum ada tiga kelompok biopolimer yang menjadi bahan dasar dalam pembuatan film kemasan biodegradabel yaitu campuran biopolimer dengan polimer sintesis yaitu film yang dibuat dari pati dan polimer sintesis serta bahan tambahan lainnya. Kemampuan biodegradabilitasnya cukup rendah. Polimer mikrobiologi (poliester) adalah biopolimer yang dihasilkan secara bioteknologis atau fermentasi dengan mikroba. Kemampuan biodegradasinya cepat dan sempurna tetapi proses produksi bahan dasarnya yang rumit sehingga memerlukan biaya yang relatif mahal. Kelompok biopolimer yang terakhir yaitu polimer pertanian adalah biopolimer yang tidak dicampur dengan bahan sintesis dan diperoleh secara murni dari hasil pertanian. Polimer pertanian ini diantaranya selulosa, kitin dan pullulan. Kelebihan polimer ini adalah ketersediaan sepanjang waktu, bersifat termoplastik dan mudah hancur secara alami. Polimer pertanian lain yang dikembangkan adalah pati gandum, pati jagung, kentang, kasein, zein dan soy protein (Coniwanti, dkk, 2014).

C. Bioplastik (Plastik Biodegradabel)


Bioplastik adalah salah satu biopolimer yang dapat terurai secara alami oleh bantuan bakteri, jamur, alga atau mengalami hidrolisis dalam larutan berair. Bioplastik terdiri dari plastik biodegradabel atau plastik *bio-based*. Biodegradabel terdiri dari tiga kata yaitu *bio* yang berarti makhluk hidup, *degra* yang berarti terurai dan *abel* yang berarti dapat. Jadi film plastik biodegradabel yaitu film yang dapat terurai secara alami dilingkungan (Ummah, 2013). Bioplastik dapat dikategorikan dalam *Environmentally Degradable Polymers* (EDPs) (Sihaloho, 2011). Defenisi

dari EDPs adalah bahan yang mempertahankan formulasi yang sama dengan plastik konvensional selama penggunaan. Bahan ini dapat terdegradasi setelah digunakan dalam senyawa dengan berat molekul rendah oleh kombinasi aksi agen fisika-kimia dan mikroorganisme di alam yang pada akhirnya terdegradasi menjadi CO₂ dan H₂O (Miertus dan Ren, 2004).

Plastik biodegradabel atau lebih dikenal dengan bioplastik merupakan plastik yang sifatnya dapat kembali ke alam karena dapat terurai secara alami di alam karena aktivitas mikroorganisme. Bioplastik memiliki kegunaan yang sama dengan plastik konvensional tetapi bahan baku pembuatannya sebagian besar atau seluruhnya berasal dari alam sehingga mudah didapatkan, bersifat dapat diperbaharui dan didaur ulang (Coniwanti, dkk, 2014).

Bioplastik adalah bahan yang dapat berubah menjadi biomassa, H₂O, CO₂, atau CH₄ melalui beberapa tahapan. Bioplastik berbahan dasar selulosa atau pati dapat didegradasi oleh bakteri dengan memutus rantai polimer menjadi monomer-monomernya. Senyawa-senyawa hasil degradasi polimer selain menghasilkan karbon dioksida dan air, juga menghasilkan senyawa organik lain yaitu asam organik dan aldehid yang tidak berbahaya bagi lingkungan (Ardiansyah, 2011).





Gambar 2.1 Proses Biodegradasi Bioplastik
(Sumber: Ardiansyah, 2011)

Gambar 2.1 menunjukkan proses biodegradasi film bioplastik di lingkungan. Proses terjadinya biodegradasi film pada lingkungan alam dimulai dengan tahap degradasi kimia yaitu dengan proses oksidasi molekul menghasilkan polimer dengan berat molekul yang rendah kemudian akan berhadapan dengan mikroorganisme sehingga melalui proses dekomposisi (Ardiansyah, 2011).

Dekomposisi atau lebih dikenal dengan proses pengomposan adalah proses penguraian secara biologis oleh mikroorganisme pengurai untuk menghasilkan bahan humus dan senyawa-senyawa yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Residu hasil pengomposan digunakan sebagai substrat untuk memperoleh energi yang dibentuk melalui oksidasi senyawa organik dengan produk utama CO_2 (dilepas ke alam), H_2O dan karbon (untuk sintesis sel baru) (Sihaloho, 2011). Proses ini tergambar dalam QS. Az Zumar/ 39: 21 yang berbunyi:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَخْرَجُ بِهِ زُرْعًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهْرِجُ فَتَرَهُ مَصْفًرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي
الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Apakah engkau tidak memperhatikan, bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diatur-Nya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu ditumbuhkan-Nya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat” (Kementrian Agama, 2002).

Maka ketika Dia telah menurunkan air dari langit, ia terserap ke dalam bumi, kemudian Dia mengalirkannya ke bagian-bagian bumi sesuai apa yang dikehendaki-Nya dan ditumbuhkan-Nya mata air diantara yang kecil dan yang besar sesuai kebutuhan. Dia menumbuhkan tanaman yang bermacam-macam yaitu warna, bentuk, rasa, bau dan manfaatnya. Lalu ia menjadi kering yaitu setelah masa keindahan dan mudanya habis, ia menjadi tua hingga terlihat menguning yang bercampur kering (Ibnu Katsir, 2009, 5).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tanaman dapat tumbuh dengan subur karena air kemudian mengalami pengeringan dan hancur berderai lalu kemudian mati. Materi yang mati ini masih dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Sama halnya seperti proses degradasi film bioplastik yang dapat terurai di alam kemudian hasil penguraiannya dapat dimanfaatkan lagi.

Dekomposisi ini akan menghasilkan produk kompos, dimana prosesnya dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Pada awal proses, oksigen dan senyawa-senyawa yang mudah terdegradasi akan segera dimanfaatkan oleh mikroba. Suhu tumpukan kompos akan meningkat dengan cepat demikian juga pada pHnya. Kemudian mikroba yang aktif pada suhu ini (suhu tinggi) akan menguraikan bahan organik yang sangat aktif. Mikroba tersebut menggunakan oksigen akan menguraikan bahan organik menjadi CO₂, uap air dan panas. Setelah sebagian besar bahan telah terurai, maka suhu akan berangsur-angsur mengalami penurunan (Sihaloho, 2011).

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat biodegradabilitas kemasan setelah kontak dengan mikroorganisme diantaranya adalah sifat hidrofobik, bahan aditif, proses produksi, struktur polimer, morfologi dan berat molekul bahan kemasan. Plastik konvensional dapat membutuhkan waktu yang lama untuk terurai yaitu sekitar 50 tahun, sedangkan bioplastik dapat terurai 10 hingga 20 kali lebih cepat (Ummah, 2013).

Jenis plastik biodegradabel antara lain *polyhidroksialkanoat* (PHA) dan poliasam amino yang berasal dari sel bakteri, *polyaktida* (PLA) yang merupakan modifikasi asam laktat hasil perubahan zat tepung kentang atau jagung oleh mikroorganisme dan poliaspartat sintesis yang dapat terdegradasi. Bahan dasar plastik berasal dari selulosa, kitin, kitosan, atau tepung yang terkandung dalam tumbuhan serta beberapa material plastik atau polimer lain yang terdapat di sel tumbuhan dan hewan (Ardiansyah, 2011).

D. Sekam Padi

Sekam padi adalah limbah buangan hasil penggilingan padi yang cenderung meningkat yang mengalami proses penghancuran yang alami dan lambat, sehingga mengganggu lingkungan juga kesehatan. Sekam padi merupakan lapisan keras yang meliputi kariopsis, terdiri dari belahan *lemma* dan *palea* yang saling bertautan. Sekam padi yang umum ditemui memiliki ciri fisik berwarna kekuningan atau keemasan. Sekam padi memiliki kerapatan jenis $1,125 \text{ kg/m}^3$, nilai kalori 1 kg sekam padi sebesar 3300 kkalori. Sekam padi mempunyai panjang sekitar 5-10 mm dan lebar 2,5- 5 mm (Siaahan, dkk, 2013). Ciri fisik ini dapat diamati seperti pada gambar 2.2. Pada proses penggilingan padi, biasanya diperoleh sekam 20-30%, dedak 8-12% dan beras giling 50-63,5% dari bobot awal gabah (Jahiding, dkk, 2011). Klasifikasi ilmiah tanaman padi adalah sebagai berikut:

Kerajaan : *Plantae*
Divisio : *Angiospermae*
Kelas : *Monocotyledoneae*
Ordo : *Poales*
Familia : *Poaceae*
Genus : *Oryza*
Spesies : *Oryza sativa* L. (Fitri, 2009).



Gambar 2.2 Sekam Padi

Sekam padi sebagai biomassa sebagian besar tersusun dari 58,852% selulosa, 18,03% hemiselulosa, 0,6-1% abu dan 20,9% lignin (Jalaluddin dan Risal, 2005). Sekam padi mempunyai komposisi kimia kadar air 9,02%, protein kasar 3,03%, lemak 1,18%, serat kasar 35,68%, kadar abu 17,17% dan karbohidrat dasar 33,71% (Jahiding, dkk, 2011). Selain itu, sekam padi juga mengandung silika (SiO_2) 87-97% sehingga sekam padi dapat dijadikan sebagai sumber silika (Handayani, dkk, 2015).

Sekam padi dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam bidang agro industri. Selain itu, sekam padi dapat digunakan sebagai bahan bakar, bahan baku pembuatan arang aktif, kertas karbon dan batu baterai (Siahaan, dkk, 2013). Sekam padi juga

dapat digunakan sebagai substrat untuk menghasilkan enzim dan sumber karbon untuk produksi etanol (Widayantini, dkk, 2014).

E. Selulosa


Selulosa merupakan bahan dasar penyusun tumbuhan yang merupakan metabolit primer. Selulosa merupakan senyawa organik dengan rumus kimia $(C_6H_{10}O_5)_n$. Selulosa termasuk homopolisakarida yang dihubungkan oleh ikatan β -1-4 glikosida. Selulosa dapat dikonversi menjadi berbagai macam senyawa kimia lain yang mempunyai nilai konvensional yang tinggi. Selulosa berupa zat padat amorf yang tidak larut dalam air dan pelarut organik umum. Dalam keadaan dingin, selulosa cukup tahan terhadap pengaruh asam mineral encer maupun pengaruh enzim amilase. Hidrolisis sempurna dengan asam encer akan membentuk molekul-molekul glukosa (Sumardjo, 2009).

Selulosa dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar bernilai ekonomis tinggi. Pemanfaatan selulosa yang paling umum yaitu bahan bakar yang merupakan hasil konversi selulosa menjadi furfural (Monariqsa, dkk, 2012). Selulosa sering digunakan sebagai bahan dasar karena memiliki sifat fisik yang kuat, tahan terhadap panas, bahan kimia maupun pengaruh biologis, tidak mudah larut dalam air sehingga tidak mudah mengalami kerusakan (Putera, 2012).

Selulosa juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bioplastik karena merupakan biopolimer dengan kadar serat yang tinggi. Sifat mekanik dari bioplastik selulosa berbanding terbalik dengan diameter serat. Semakin besar diameter serat maka semakin rendah nilai kuat tariknya. Pada tahun 1900, selulosa ditemukan dari suatu materi yang dilarutkan dalam natrium hidroksida 17,5%. Materi yang tidak larut tersebut dinamakan sebagai α -selulosa. Sedangkan, materi yang


larut disebut dengan β - selulosa dan γ - selulosa yang pada saat sekarang ini disebut dengan gula-gula dan jenis karbohidrat sederhana lainnya (Bahmid, 2014).

α selulosa adalah selulosa yang memiliki rantai panjang dan tidak larut dalam NaOH 17,5% atau basa kuat lainnya dengan DP 600-1500. Selulosa jenis ini merupakan penentu tingkat kemurnian selulosa. Semakin tinggi kadar α selulosa, maka akan semakin baik mutu bahannya. Selulosa dengan derajat kemurnian di atas 92% dapat dijadikan sebagai syarat untuk bahan baku bahan peledak sedangkan selulosa dengan kualitas di bawahnya dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas dan industri kain (Putera, 2012). Struktur α selulosa dapat dilihat pada gambar 2.3.




Gambar 2.3 Struktur α selulosa
(Sumber: Putera, 2012)

β -selulosa adalah selulosa yang memiliki rantai pendek dan larut dalam NaOH 17,5% atau basa kuat lainnya dengan nilai derajat polimerisasi 15-90. Selulosa jenis ini akan mengendap jika ekstrak dinetralkan. β selulosa berbeda dengan α selulosa baik dari segi sifat maupun strukturnya. Gugus OH pada β selulosa berada di atas sedangkan gugus OH dari α selulosa berada di bawah. Selain itu sifat hidrofilik dari β selulosa lebih besar daripada α selulosa (Putera, 2012). Struktur dari β selulosa dapat diamati pada gambar 2.4.



Gambar 2.4 Struktur β selulosa
(Sumber: Putera, 2012)

γ selulosa adalah selulosa berantai pendek dengan nilai DP kurang dari 15. Γ selulosa memiliki kemiripan dengan β selulosa dari segi sifat hidrofilik dan dapat larut dalam NaOH 17,5% atau basa kuat lainnya. Kandungan utama dari γ selulosa adalah hemiselulosa yang mempunyai struktur seperti pada gambar 2.5 (Putera, 2012).




Gambar 2.5 Struktur Hemiselulosa

Struktur hemiselulosa merupakan struktur dengan rantai yang tidak lurus atau bercabang sehingga hemiselulosa dapat lebih mudah bereaksi dengan pelarut. Hemiselulosa memiliki sifat yang mampu menyerap air, berbeda dengan selulosa.

Pada dasarnya penyusun hemiselulosa sama dengan selulosa yaitu terdiri dari gula-gula dasar tetapi pada selulosa hanya tersusun oleh glukosa sedangkan pada hemiselulosa tersusun oleh beberapa gula diantaranya pentosa, heksosa, glukosa dan mannos. Rantai utama hemiselulosa dapat berupa homopolimer seperti xilan atau heteropolimer seperti glukomannan (Putera, 2012).

F. Kitosan

Kitosan adalah turunan dari kitin dengan struktur β -(1-4)-2- amina -2-deoksi-D-glukosa merupakan hasil dari deasetilasi kitin. Kitosan dapat membentuk membran sehingga penggunaannya sangat luas. Keberadaan gugus hidroksil dan amino sepanjang rantai polimer menyebabkan kitosan bersifat sebagai polimer kationik, dimana kitosan sangat efektif untuk mengikat kation ion logam berat maupun kation dari zat-zat organik (protein dan lemak). Interaksi antara kation logam dengan kitosan akan terjadi melalui pembentukan kelat kordinasi oleh atom N pada gugus amino dan O gugus hidroksil yang terdapat pada struktur kitosan seperti pada gambar 2.6 (Agustina, dkk, 2015).



Gambar 2.6 Struktur Monomer Kitosan
(Sumber: Ramadhan, dkk, 2010)

Kitosan merupakan hasil transformasi kitin sehingga memiliki struktur kristal yang sama dengan kitin dan berbentuk padatan berwarna putih. Kitosan juga biasa dijumpai dalam padatan berwarna kuning. Hal ini disebabkan karena adanya kontak

dengan udara terbuka sehingga mengurangi warna dan viskositasnya (Nurhikmawati, dkk, 2014).


Kitosan berbeda dengan kitin dari segi kelarutannya dalam asam format dan asam asetat. Kitosan dapat larut dalam asam asetat 1%, asam format 10% dan asam sitrat 10% dan tidak akan larut dalam asam lain atau asam anorganik pada pH tertentu (Setiawan, dkk, 2015). Kitosan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang diantaranya bidang kesehatan berpotensi menurunkan kadar kolesterol, bidang bioteknologi untuk pemisahan protein, bidang industri makanan sebagai antioksidan dan bidang pertanian dimanfaatkan karena sifatnya yang biodegradabel (Wiyarsi dan Priyambodo, 2009)

Penambahan kitosan dalam pembuatan film bioplastik menyebabkan bertambahnya ikatan hidrogen sehingga menyebabkan ikatannya akan semakin kuat dan sulit untuk diputus karena memerlukan energi yang besar. Hal ini sesuai dengan fungsi kitosan sebagai pengawet dan perekat selulosa. Kitosan dapat dijadikan penguat karena memiliki ikatan kationik $-NH_2$ (Wiyarsi dan Priyambodo, 2009). Film bioplastik yang dihasilkan umumnya bersifat hidrofilik, maka dengan adanya kitosan yang bersifat hidrofobik dapat mengatasi permasalahan tersebut (Sumartono, dkk, 2015).

Dengan semakin bertambahnya jumlah kitosan dapat menyebabkan nilai densitas dari bioplastik menjadi meningkat. Hal ini disebabkan kitosan yang berfungsi sebagai pengisi telah terdistribusi secara homogen di dalam bioplastik, dimana kitosan mengalami interaksi kimia dengan polimer utama membentuk ikatan hidrogen yang kuat sehingga memperkecil jarak antarmolekul selulosa-kitosan dan meningkatkan kerapatan atau densitas bioplastik (Kristiani, 2015).

G. *Plastisizer*

Sorbitol merupakan salah satu gula alkohol golongan karbohidrat. Fungsinya sebagai pengganti pemanis yang banyak digunakan karena relatif murah dan tidak sulit untuk didapatkan. Sorbitol dapat diperoleh dari tanaman-tanaman yang berada di alam. Sorbitol juga diproduksi dari dalam tubuh manusia yang merupakan hasil katalisasi dari D-glukosa oleh enzim aldose reduktase, yang mengubah struktur aldehyd (CHO) dalam molekul glukosa menjadi alkohol (CH₂OH) (Kristiani, 2015). Struktur kimia sorbitol dapat dilihat pada gambar 2.7. Sorbitol dapat digunakan sebagai plastisizer dalam pembuatan bioplastik. Hal ini disebabkan karena bahannya yang relatif murah, mudah didapatkan, ramah lingkungan dan dapat diperbaharui. Selain itu, sorbitol memiliki sifat yang tidak mudah menguap sehingga pada saat proses pencampuran yang disertai dengan pemanasan, tidak terjadi pengurangan volume sorbitol.



Plastisizer (bahan pelembut) adalah bahan organik yang ditambahkan pada suatu produk atau polimer dengan berat molekul rendah. Dengan adanya plastisizer

maka akan mengurangi kekakuan sehingga meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer (Anita, dkk, 2013). Konsentrasi plastisizer berbanding lurus dengan kelarutan. Semakin banyak penambahan plastisizer maka akan meningkatkan kelarutan suatu film (Coniwanti, dkk, 2014).

Plastisasi adalah suatu proses penambahan zat cair atau zat padat untuk meningkatkan nilai elastisitasnya. Plastisasi akan mempengaruhi sifat fisik dan sifat mekanis bahan polimer seperti kekuatan tarik, kelenturan dan kemuluran. Prinsip dari proses plastisasi yaitu terjadinya dispersi molekul ke dalam fasa polimer dan terbentuk larutan polimer-pemlastis (kompatibel). Proses dispersi yang sempurna akan menghasilkan sifat fisik yang berkualitas tinggi (Ardiansyah, 2011).

Gelatinasi adalah proses perubahan granula pada suhu tinggi dan sulit untuk kembali ke keadaan sebelumnya. Gelatinasi menyebabkan ikatan rantai pada polimer membentuk jaringan tiga dimensi yang saling berhubungan. Jaringan tiga dimensi ini akan menghentikan aliran air yang ada disekitarnya. Suhu gelatinasi bervariasi bergantung pada jenis polimernya (Coniwanti, dkk, 2014).

H. *Universal Testing Machine (UTM)*

Universal Testing Machine (UTM) merupakan alat uji yang sering digunakan dalam pengujian material logam maupun material lainnya yang memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh gaya yang diberikan pada material tersebut. Gambar 2.8 menunjukkan alat UTM ini. Alat ini dapat menguji kekuatan tarik dan elongasi dari bioplastik (Rakhmawati, 2011).



Gambar 2.8 *Universal Testing Machine (UTM)*

Pengujian elongasi film adalah seberapa besar kekuatan suatu film saat diberikan beban dan nilai maksimum beban yang dapat diberikan. Nilai elongasi menunjukkan tingkat kemuluran bahan dengan adanya perubahan komposisi yang dilakukan pada saat perlakuan (Saputra, dkk, 2015). Standar plastik internasional menurut plastik PLA dari Jepang mencapai 9% untuk persentase pemanjangan (elongasi) (Epriyanti, dkk, 2016). Elastisitas suatu material (elongasi) dapat ditentukan dengan perbandingan antara penambahan panjang dengan panjang semula

Uji kuat tarik atau daya regang (*tensile strength*) dilakukan untuk mengetahui pengaruh penambahan bahan atau pengisi terhadap nilai kuat tarik yang dihasilkan. Nilai kuat tarik menunjukkan kekuatan tarik suatu film ketika diberikan beban tertentu. Beban maksimum yang diberikan kepada suatu film hingga putus menggambarkan nilai maksimumnya (Pratiwi, dkk, 2016).

I. Fourier Transform Infra Red (FTIR)

Spektroskopi inframerah adalah suatu instrumen yang berguna untuk mengidentifikasi senyawa organik yang tergambar dalam spektrum dan terdiri dari

berbagai puncak pada daerah tertentu. Cara kerjanya yaitu suatu cahaya akan melewati sampel. Kemudian detektor akan mengukur intensitas cahaya dan membandingkan dengan blanko. Hasil pembacaan akan tergambar pada spektrum sebagai panjang gelombang (Silviah, dkk, 2014).



Gambar 2.9 *Fourier Transform Infra Red (FTIR)*

Salah satu kemajuan instrumentasi IR adalah pemrosesan data seperti FTIR. FTIR adalah suatu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi berdasarkan daerah serapannya dan intensitas serapannya (Simonescu, 2012). Instrumen ini dapat diamati seperti pada gambar 2.9. Cara kerja dari FTIR yaitu adanya interaksi antara materi dengan energi yang ditembakkan dari sumber sinar. Materi akan melewati interferometer. Alat inilah yang membedakan dengan IR, dimana dengan alat ini sehingga FTIR dapat mengidentifikasi senyawa lebih sensitif dan cepat. Interferometer ini akan memberikan sinyal ke detektor sesuai dengan intensitas frekuensi vibrasi molekul yang berupa interferogram. Interferogram juga memberikan informasi yang berdasarkan pada intensitas spektrum dari setiap frekuensi. Informasi yang keluar dari detektor diubah secara digital dalam komputer. Kemudian sinyal itu diubah menjadi spektrum IR sederhana. Instrumen ini dapat digunakan untuk mendeteksi sinyal lemah, menganalisis sampel dengan konsentrasi rendah dan analisis getaran (Gunawan dan Azhari, 2010). Untuk membantu dalam

pembacaan spektrum, dibutuhkan data yang terdiri beberapa gugus fungsional beserta daerah serapannya, seperti pada tabel 2.1 di bawah ini (Sastrohamidjojo, 2013).

Tabel 2.1 Jenis Vibrasi dan Daerah Serapan FTIR

Jenis Vibrasi	Frekuensi (cm ⁻¹)	Intensitas
O-H	3650-3200	Sedang
N-H primer dan sekunder	1640-1550	Sedang- Tajam
C-O-C	1300- 1000	Tajam

FTIR berfungsi untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam film bioplastik berdasarkan spektrum khas yang dihasilkan. Gugus fungsi yang kemungkinan muncul pada film bioplastik dapat diamati pada tabel 2.2 beserta daerah serapannya (Sumartono, dkk, 2015).

Tabel 2.2 Daerah Puncak Serapan Gugus Fungsi Bioplastik

Bilangan Gelombang Bioplastik (cm ⁻¹)			
Kitosan	Kitosan dan Gliserol	Kitosan dan Asam Oleat	Gugus Fungsi
3274,24	3335,06	3273,77	Strain O-H/ Strain N-H
	2929,63	2922,96	Uluran C-H metil
1555,47	1547,87	1548,66	Regangan N-H
1022,47	1020,73	1025,54	Regangan C-O

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2016 sampai bulan Februari 2017 di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Riset Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Fisika Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar .

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *Universal Testing Machine* (UTM), spektrofotometer *Fourier Transform Infra Red* (FT-IR) Thermo Fisher Scientific, oven, blender, *hotplate*, *magnetik stirrer*, neraca analitik, *autoclave*, labu takar, gelas kimia, pipet skala, corong, spatula, batang pengaduk, cawan petri.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain aquades (H_2O), asam asetat (CH_3COOH), asam klorida (HCl), natrium hidroksida ($NaOH$), kitosan ($C_6H_{11}NO_4$)_n, sekam padi dan sorbitol ($C_6H_{14}O_6$).

C. Prosedur Kerja

1. Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi

Sekam padi dibersihkan dan dikeringkan di bawah sinar matahari. Sekam padi yang telah kering dihaluskan, diayak dengan ukuran 40 mesh. Kemudian sampel yang telah halus dimasukkan ke dalam wadah maserasi dan ditambahkan dengan metanol lalu didiamkan selama 7 hari. Sampel hasil maserasi disaring dengan

menggunakan kertas saring whatman no. 42. Residu yang dihasilkan dikeringkan lalu ditambahkan dengan NaOH 17,5% sampai sampel terendam dan dimasak pada suhu 121°C selama 60 menit. Setelah itu, disaring kembali dan residu dicuci dengan H₂O. Kemudian dikeringkan dalam oven suhu 105°C selama 1 jam. Proses dilanjutkan dengan hidrolisis menggunakan asam klorida 5% selama 3 jam. Kemudian dicuci dengan H₂O dan dikeringkan dalam oven suhu 105°C selama 1 jam (Monariqsa, dkk, 2012).

2. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol

2 mL sorbitol ditambahkan selulosa sebanyak 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,2 gram sambil diaduk. Kemudian dihomogenkan dengan magnetik stirrer selama 15 menit lalu dipanaskan pada suhu 80°C selama 7 menit. Selanjutnya campuran tersebut dituangkan pada plat kaca (Sumartono, dkk, 2015).

3. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan

Sebanyak 0,8 gram kitosan dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 mL dan dilarutkan dengan 30 mL CH₃COOH 0,6 M. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 8 menit lalu diturunkan suhunya hingga 50°C. Kemudian ditambahkan dengan 0,4, 0,6, 0,8, 1 dan 1,2 gram selulosa sambil diaduk. Selanjutnya dihomogenkan dengan magnetik stirrer selama 15 menit. Didiamkan sebentar kemudian dipanaskan kembali selama 7 menit pada suhu 80°C. Kemudian dituangkan pada plat kaca (Sumartono, dkk, 2015).

4. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol

Sebanyak 0,8 gram kitosan dimasukkan ke dalam gelas kimia 100 mL dan dilarutkan dengan 30 mL CH₃COOH 0,6 M. Campuran tersebut dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 15 menit dan diturunkan suhunya hingga 50°C. Dalam gelas kimia lain dilakukan masing-masing pencampuran antara 2 mL sorbitol dengan 0,4,

0,6, 0,8, 1 dan 1,2 gram selulosa sambil diaduk. Campuran kitosan ditambahkan pada campuran sorbitol dan selulosa kemudian dihomogenkan menggunakan magnetik stirer selama 15 menit. Setelah itu dilakukan pemanasan lagi pada suhu 80°C selama 7 menit. Selanjutnya dituangkan pada plat kaca (Sumartono, dkk, 2015).

5. Uji Kuat Tarik dan Persen Pemanjangan

Pengujian kuat tarik dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk film bioplastik dengan bentuk silinder. Tegangan diatur sebesar 40 volt, kemudian alat dikalibrasi. Film bioplastik ditempatkan tepat berada di tangan pada posisi pemberian gaya. Tombol *switch ON/OFF* diarahkan ke arah *ON*. Apabila sampel telah pecah atau sobek, tombol *switch ON/OFF* dikembalikan ke arah *OFF* maka motor penggerak akan berhenti. Kemudian dicatat besarnya gaya yang ditampilkan pada panel *display* saat sampel telah rusak.

6. Karakterisasi dengan FTIR

Sampel selulosa hasil ekstraksi dan sampel bioplastik konsentrasi optimum dari masing-masing variasi perlakuan yang dihasilkan dihomogenkan dan dibuat pelet dengan KBr. Kemudian ditembakkan dengan sinar infra merah pada frekuensi antara 4000 cm^{-1} sampai dengan 1000 cm^{-1} . Hasil serapan gugus fungsional dari senyawa yang ada dalam sampel terekam sebagai spektrum IR.




BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi

Sekam padi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari pabrik beras yang berada di Desa Japin Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa. Sekam padi tersebut diekstraksi. Hasil ekstraksi selulosa sekam padi setelah melalui beberapa tahapan berupa proses maserasi, delignifikasi dan hidrolisis ditunjukkan pada gambar 4.1. selulosa yang dihasilkan berupa bubuk berwarna kuning coklat dan agak halus.



Gambar 4.1 Selulosa Sekam Padi


2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol



Gambar 4.2 *Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol*

Film bioplastik dengan penambahan sorbitol berwarna coklat kehitaman seperti pada gambar 4.2, agak sulit untuk dilepaskan dari cetakan secara utuh dan permukaannya agak licin.

3. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan



Gambar 4.3 *Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan*

Film bioplastik dengan penambahan kitosan menghasilkan film yang agak kasar, kaku, sulit untuk dipisahkan, dapat dilepas dari cetakan secara utuh dan berwarna coklat seperti pada gambar 4.3.

4. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan



Gambar 4.4 Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan

Film bioplastik dengan penambahan sorbitol dan kitosan berwarna coklat kekuningan dengan tekstur yang agak halus, licin dan sulit untuk dipisahkan tetapi dapat dilepas dari cetakan secara utuh. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar 4.4.

5. Hasil Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik

Hasil pengujian film bioplastik dengan berbagai variasi selulosa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Nilai Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Sorbitol 2 mL

No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm ²)
1.	0,4	0,76	0,005

Tabel 4.1 menunjukkan nilai persen pemanjangan dan kuat tarik dari film bioplastik. Pengujian hanya dilakukan pada konsentrasi selulosa 0,4 gram karena film yang dihasilkan cukup rapat berbeda dengan keempat film lainnya tidak dapat dilepas dari cetakan secara utuh.

Tabel 4.2 Nilai Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Kitosan 0,8 gram

No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm ²)
1.	0,4	4,21	0,153
2.	0,6	6,82	0,194
3.	0,8	4,33	0,213
4.	1	3,27	0,217
5.	1,2	3,24	0,266

Tabel diatas menunjukkan nilai-nilai hasil pengujian untuk masing-masing konsentrasi selulosa. Konsentrasi optimum yang didapatkan yaitu pada konsentrasi selulosa 0,6 gram dengan nilai persen pemanjangan 6,82% dan kuat tarik sebesar 0,194 Kgf/cm².

Tabel 4.3 Nilai Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik Film Bioplastik Selulosa dengan Penambahan Sorbitol 2 mL dan Kitosan 0,8 gram

No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm ²)
1.	0,4	9,93	0,032
2.	0,6	6,66	0,036
3.	0,8	6,51	0,058
4.	1	4,75	0,060
5.	1,2	3,63	0,034

Tabel diatas menunjukkan nilai-nilai hasil pengujian untuk masing-masing konsentrasi selulosa. Konsentrasi optimum yang didapatkan yaitu pada konsentrasi selulosa 0,4 gram dengan nilai persen pemanjangan 9,93% dan kuat tarik sebesar 0,032 Kgf/cm².

6. Karakterisasi dengan FTIR

Karakterisasi menggunakan FTIR bertujuan untuk mengidentifikasi gugus fungsi yang terdapat dalam film bioplastik. Adapun hasilnya dapat diamati pada tabel 4.4.

Tabel 4.4 Hasil Analisis FTIR

No.	Variasi Perlakuan	Tipe Vibrasi Regangan	Rentang Serapan (cm ⁻¹)	Serapan (cm ⁻¹)
1.	Selulosa	O-H	3650-3200	3450,14
		C-O	1300-1000	1060,36
2.	Selulosa dan Sorbitol	O-H	3650-3200	3402,12
		C-O	1300-1000	1081,62
3.	Selulosa dan Kitosan	O-H	3650-3200	3453,29
		N-H	1640-1550	1638,10
		C-O	1300-1000	1092,44
4.	Selulosa, Kitosan dan Sorbitol	O-H	3650-3200	3450,64
		N-H	1640-1550	1638,41
		C-O	1300-1000	1085,76

B. Pembahasan

1. Hasil Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi

Ekstraksi selulosa dilakukan dengan menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan proses pemisahan senyawa kimia secara sederhana dengan cara merendam sampel pada suhu kamar dengan menggunakan pelarut yang sesuai dalam hal ini yaitu metanol karena metanol bersifat lebih polar. Proses maserasi dilakukan selama 7 hari dengan mengganti pelarut setiap 2x 24 jam. Residu hasil maserasi bebas pelarut dilanjutkan dengan proses delignifikasi yaitu proses penghilangan

lignin. Hal ini disebabkan karena dalam sekam padi, polisakarida yang terdiri dari selulosa dan hemiselulosa tidak berada dalam keadaan bebas tetapi terikat sangat kuat dengan lignin. Lignin yang masih terikat ini akan mengakibatkan sulitnya film bioplastik terurai. Metode delignifikasi merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Habibah, dkk (2013), dimana lignin ini tidak dapat larut dalam pelarut sederhana tetapi larut dalam alkali encer. Oleh sebab itu dalam penelitian ini digunakan NaOH 17,5%. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Safaria, dkk (2013) bahwa ion OH^- pada NaOH akan memutuskan ikatan-ikatan struktur dasar lignin sedangkan ion Na^+ akan berikatan dengan lignin membentuk natrium lignat yang mudah larut dalam air karena sifat kepolarannya. Lignin yang larut akan ditandai dengan warna hitam pada larutan. Proses delignifikasi dilakukan pada suhu yang cukup tinggi yaitu pada suhu 121°C yang merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Widayantini, dkk (2013). Penggunaan suhu tinggi bertujuan agar selulosa yang didapatkan memiliki ukuran yang lebih halus.

Tahap selanjutnya adalah proses hidrolisis menggunakan HCl 5%, metode ini merujuk pada penelitian yang dilakukan Monariqsa, dkk (dalam Lenihan, dkk, 2010). Hidrolisis adalah proses penguraian suatu senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini dapat dilakukan menggunakan asam sebagai katalis (Verardi, dkk, 2012). Ion H^+ pada asam akan berikatan dengan ion OH^- pada air membentuk ion H_3O^+ yang akan memutus ikatan glikosidik pada hemiselulosa sehingga menjadi monomer-monomer sederhana. Mekanismenya yaitu ion H^+ pada asam mengganggu ikatan glikosidik yang menghubungkan monomer-monomer glukosa sehingga akan terbentuk ion karbonium (H_3O^+). Hal ini menyebabkan struktur menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan ini akan memutuskan ikatan C-O dan ion karbonium. Ion karbonium akan berikatan dengan OH pada air kemudian glukosa

dan ion H^+ akan bebas (Harianja, dkk, 2015). Selulosa murni yang telah didapatkan dicuci untuk menghilangkan kandungan asam dan dikeringkan untuk menghilangkan kadar air. Selulosa yang didapatkan berbentuk serbuk berwarna kuning coklat dan tekstur berserat. Hasil yang didapatkan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk (2016).

2. Hasil Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol

Pembuatan film bioplastik dilakukan dengan berbagai perlakuan yaitu variasi konsentrasi selulosa dengan sorbitol, selulosa dengan kitosan serta selulosa dengan kitosan dan sorbitol. Tujuannya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya gugus fungsi baru yang terbentuk pada setiap penambahan bahan dengan membandingkan spektrum-spektrum puncak yang terbentuk pada saat diuji dengan FTIR (Sumartono, dkk, 2013). Konsentrasi selulosa terdiri dari 5 variasi yaitu 0,4 g, 0,6 g, 0,8 g, 1 g dan 1,2 g. Penggunaan sorbitol berfungsi sebagai plastisizer yang akan meningkatkan nilai fleksibilitas dan elastisitas dari bioplastik sehingga film bioplastik yang dihasilkan tidak terlalu kaku.

Hasil pencampuran selulosa dengan sorbitol yaitu berwarna coklat. Karakteristik film bioplastik selulosa dengan penambahan sorbitol yaitu untuk warna film dari konsentrasi selulosa 0,4 dan 0,6 gram berwarna coklat kehitaman sedangkan untuk konsentrasi selulosa 0,8, 1 dan 1,2 gram berwarna coklat. Tekstur film untuk konsentrasi selulosa 0,4 gram yaitu rapat dan dapat bersatu sedangkan untuk keempat konsentrasi lainnya renggang dan tidak dapat bersatu. Hal ini disebabkan karena adanya sorbitol sehingga film yang dihasilkan tidak kaku. Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Vico (2006) bahwa adanya penambahan pemlastis akan menurunkan kerapatan struktur atau densitas dari film bioplastik.

3. Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan

Penggunaan kitosan berfungsi sebagai penguat, sebagai pengawet dan bersifat hidrofobik serta tidak larut dalam air sehingga dapat melindungi bioplastik dari air. Kitosan hanya dapat larut dalam pelarut asam organik pH <6, salah satunya asam asetat yang dihomogenkan menggunakan ultrasonik. Larutan kitosan yang larut ditunjukkan dengan larutan yang berwarna putih bening dan terdapat gelembung udara akibat pengadukan (Coniwanti, dkk, 2014). Hasil pengamatan fisik untuk film bioplastik selulosa dengan penambahan kitosan yaitu untuk konsentrasi selulosa 0,4 sampai dengan konsentrasi 1 gram berwarna coklat kekuningan sedangkan untuk konsentrasi selulosa 1,2 gram berwarna coklat gelap. Jika dibandingkan dengan penelitian Sumartono, dkk (2015), film bioplastik yang dihasilkan berwarna putih kecoklatan. Hal ini disebabkan karena dalam proses pembuatannya disertai dengan penambahan pemutih. Kelima film bioplastik dapat saling berikatan, kaku dan bersatu tetapi tingkat kerapatannya berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Agustin dan Padmawijaya (2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya kitosan akan mempengaruhi banyaknya interaksi hidrogen baik inter maupun intramolekuler dalam kitosan. Struktur rantai polimer yang linear pada kitosan cenderung membentuk fasa kristalin karena mampu menyusun molekul polimer yang teratur. Fasa ini dapat memberikan kekuatan, kekakuan dan kekerasan.

4. Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan


Metode yang digunakan dalam pembuatan film bioplastik adalah metode pencampuran dengan beberapa tahap. Tahap pertama mencampurkan bahan utama yang berupa selulosa dengan sorbitol. Tahap kedua melarutkan kitosan dengan asam asetat. Selanjutnya dituangkan ke dalam bahan utama lalu dipanaskan sambil diaduk, dicetak dan dikeringkan pada suhu tertentu.

Karakteristik film bioplastik selulosa dengan penambahan sorbitol dan kitosan yaitu untuk konsentrasi selulosa 0,4, 0,6 dan 0,8 gram berwarna coklat sedangkan konsentrasi 1 dan 1,2 gram berwarna coklat gelap. Film bioplastik yang dihasilkan berwarna coklat keputihan, bertekstur halus pada sisi bawahnya sedangkan sisi atasnya bertekstur agak kasar dan berbau tajam (bau khas asam asetat). Hal ini sesuai dengan penelitian Pratiwi (2016) bahwa perbedaan tekstur dari film bioplastik disebabkan karena pencampuran yang tidak homogen. Tingkat elastisitas berdasarkan pengamatan fisik film bioplastik, dengan meningkatnya konsentrasi selulosa, maka semakin kaku artinya semakin tidak elastis.

5. Hasil Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik

a. Persen Pemanjangan

Nilai persen pemanjangan menunjukkan kemampuan dari film bioplastik untuk meregang. Hasil uji persen pemanjangan dapat diamati pada gambar 4.5.



Gambar 4.5 Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Nilai Persen Pemanjangan Perlakuan

M A K A S S A R

Dari data tersebut dapat diamati bahwa terjadi perbedaan nilai persen pemanjangan yang cukup jauh pada setiap variasi perlakuan. Hal ini disebabkan karena perbedaan komposisi film bioplastik yang dihasilkan.

Pada penambahan selulosa dengan sorbitol nilai yang didapatkan yaitu 0,76%. Penambahan sorbitol akan meningkatkan elastisitas dari film bioplastik tetapi menurunkan kekuatan dan kerapatannya sehingga pada penambahan sorbitol, film bioplastik yang dapat ditentukan nilai persen pemanjangannya hanya pada konsentrasi selulosa 0,4 gram.


Film bioplastik dengan penambahan kitosan pada konsentrasi 0,6 mengalami kenaikan nilai persen pemanjangan yaitu dari 4,21% ke 6,82%. Tetapi terus mengalami penurunan hingga konsentrasi 1,2 g yaitu 3,24%. Hal ini disebabkan karena film bioplastik yang dihasilkan hanya berupa penambahan kitosan. Penambahan kitosan menyebabkan nilai persen pemanjangan menurun karena semakin banyaknya ikatan hidrogen yang terbentuk antara kitosan dan selulosa sehingga film semakin rapat dan tidak elastis. Hal ini dapat diamati pada nilai yang ditunjukkan sangat rendah.

Nilai tertinggi pada film bioplastik dengan penambahan sorbitol dan kitosan terdapat pada konsentrasi selulosa 0,4 gram. Hal ini disebabkan karena adanya sorbitol yang mengurangi kerapuhan sehingga meningkatkan fleksibilitas film dengan cara mengganggu ikatan hidrogen yang ada diantara polimer kitosan dan selulosa dan meningkatkan ruang gerak molekul (Kristiani, 2015). Sedangkan untuk konsentrasi selanjutnya mengalami penurunan. Penurunan tersebut disebabkan karena semakin menurunnya jarak ikatan antarmolekulernya, karena titik jenuh telah terlampaui sehingga molekul-molekul dari sorbitol yang berlebih berada dalam fase tersendiri, tidak lagi bergabung dengan fase polimer selulosa (Coniwanti, dkk, 2014).

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh masing-masing konsentrasi optimum yaitu untuk penambahan selulosa dan sorbitol pada konsentrasi 0,4 g dengan nilai persen pemanjangan 0,76%. Untuk penambahan selulosa dan kitosan, nilai tertinggi terdapat pada konsentrasi selulosa 0,6 g dengan nilai persen pemanjangan sebesar 6,82%. Sedangkan untuk penambahan selulosa, kitosan dan sorbitol terdapat pada konsentrasi selulosa 0,4 g dengan nilai persen pemanjangan sebesar 9,93%. Jika dibandingkan dengan bioplastik yang dibuat oleh Jepang (PLA) maka bioplastik ini sudah memenuhi standar yaitu mencapai 9% (Epriyanti, dkk, 2014).

b. Kuat Tarik

Pengujian film bioplastik selulosa sekam padi pada kuat tarik bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tarik dari masing-masing variasi perlakuan. Nilai kuat tarik



Gambar 4.6 Hubungan Konsentrasi Selulosa dengan Nilai Kuat Tarik Perlakuan

berbanding terbalik dengan nilai persen pemanjangan. Kuat tarik adalah gaya maksimum yang dapat ditahan oleh bioplastik hingga terputus. Hasil uji kuat tarik dapat diamati pada gambar 4.6.

Pada penambahan selulosa dengan sorbitol, uji kuat tarik hanya dapat dilakukan pada konsentrasi selulosa 0,4 g karena film bioplastik yang dihasilkan cukup rapat dan dapat bersatu. Pada konsentrasi selulosa yang lebih tinggi tidak mampu untuk bersatu dan membentuk film karena tidak seimbang perbandingan antara selulosa dan sorbitol. Selain itu, sorbitol hanya berfungsi sebagai plastisizer bukan sebagai penguat. Hal ini dapat dilihat pada nilai yang didapatkan sangat rendah yaitu $0,005 \text{ Kg/cm}^2$.

Nilai kuat tarik pada film bioplastik dengan penambahan kitosan dapat diamati bahwa semakin meningkatnya konsentrasi selulosa maka akan meningkatkan nilai kuat tarik. Hal ini disebabkan karena adanya interaksi antara selulosa dan kitosan yang semakin rapat sehingga menyebabkan film bioplastik yang dihasilkan kuat dan kaku. Selama pencampuran dan pemanasan terjadi interaksi antara kitosan dengan selulosa membentuk ikatan hidrogen sehingga semakin banyak ikatan hidrogen yang terdapat dalam film bioplastik yang akan menyebabkan film semakin kuat dan semakin sulit untuk diputus.


Film bioplastik dengan penambahan sorbitol dan kitosan pada konsentrasi selulosa 0,4 g sampai 1 g, nilai kuat tarik yang dihasilkan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya kitosan yang berfungsi sebagai penguat. Dengan adanya kitosan maka akan semakin banyak ikatan hidrogen yang terdapat di dalam film bioplastik. Selain itu, dengan semakin tingginya konsentrasi selulosa maka akan menyebabkan struktur molekul pada bioplastik semakin rapat dan homogen sehingga ikatan kimia dari bioplastik akan semakin kuat dan sulit untuk putus, karena

memerlukan energi yang besar untuk memutuskan ikatan tersebut (Coniwanti, dkk, 2014). Pada konsentrasi selulosa 1,2 g mengalami penurunan nilai kuat tarik karena adanya peningkatan konsentrasi selulosa tetapi tidak diikuti oleh peningkatan konsentrasi kitosan. Interaksi antara selulosa, kitosan dan gliserol akan terbentuk apabila masih ada gugus OH bebas yang masih dapat berikatan. Apabila sudah tidak terdapat gugus OH bebas maka senyawa yang ditambahkan akan berdiri sendiri tanpa ada ikatan dengan molekul lain (Pratiwi, dkk, 2016). Hal inilah yang menyebabkan menurunnya nilai kuat tarik pada konsentrasi selulosa 1,2 gram.

Berdasarkan data tersebut maka diperoleh masing-masing nilai tertinggi dan terendah yaitu untuk penambahan selulosa dan sorbitol, nilai kuat tarik pada konsentrasi 0,4 g yaitu 0,005 Kgf/cm². Untuk penambahan selulosa dan kitosan, nilai tertinggi terdapat pada konsentrasi selulosa 1,2 g dengan nilai kuat tarik 0,266 Kgf/cm² sedangkan nilai kuat tarik terendah pada konsentrasi selulosa 0,4 g yaitu 0,153 Kgf/cm². Untuk penambahan selulosa, kitosan dan sorbitol nilai kuat tarik tertinggi terdapat pada konsentrasi selulosa 1 g sebesar 0,060 Kgf/cm² sedangkan nilai terendah terdapat pada konsentrasi 0,4 g dengan nilai kuat tarik 0,032 Kgf/cm².


6. Karakterisasi FTIR


FTIR merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus- gugus fungsi dalam suatu senyawa. Spektrum FTIR menunjukkan vibrasi ikatan yang terdapat dalam suatu senyawa. Analisis FTIR dilakukan dengan metode pelet KBr pada panjang gelombang 4000- 500 (cm⁻¹). Analisis FTIR dilakukan pada selulosa hasil ekstraksi dan konsentrasi optimum dari setiap variasi perlakuan pembuatan film bioplastik. Hasil karakterisasi FTIR selulosa sekam padi dapat diamati pada gambar 4.7.



Gambar 4.7 Spektrum FTIR Selulosa Sekam Padi

Hasil FTIR pada gambar 4.7 menunjukkan gugus-gugus spesifik untuk selulosa yaitu O-H dan C-O. Gugus O-H muncul pada bilangan gelombang 3450,14 cm⁻¹. Gugus C-O muncul pada bilangan gelombang 1060,36 yang merupakan penghubung rantai karbon dalam selulosa (ikatan glikosidik). Hasil spektrum yang didapatkan memiliki kemiripan dengan spektrum penelitian Monariqsa (2012).





Gambar 4.8 Spektrum FTIR Selulosa, Kitosan dan Sorbitol

Gambar 4.8 menunjukkan spektrum film bioplastik dari selulosa dengan penambahan sorbitol dan kitosan. Pada daerah 3450,64 menunjukkan adanya gugus O-H. Intensitas yang muncul pada setiap variasi perlakuan berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan sorbitol dan kitosan sehingga menyebabkan terbentuknya ikatan hidrogen. Pada daerah 1638,41 terdapat gugus N-H yang menunjukkan adanya amina primer yang terdapat kitosan dalam film bioplastik. Pada daerah 1087,76 terdapat juga gugus C-O-C (eter) yang menunjukkan adanya ikatan glikosidik pada selulosa maupun kitosan. Hal ini sesuai dengan penelitian Sumartono, dkk (2015).

Berdasarkan hasil identifikasi gugus fungsi pada masing-masing variasi perlakuan pembuatan film bioplastik, dapat diamati bahwa spektrum yang dihasilkan memiliki daerah serapan yang mirip sehingga dapat dikatakan bahwa proses pembuatan film bioplastik hanya melibatkan pencampuran fisika. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Marbun (2012) bahwa proses pembuatan bioplastik

merupakan proses blending secara fisika karena tidak terbentuknya gugus fungsi baru. Selain itu, tidak ada juga reaksi dan ikatan secara kimiawi antara setiap komponen.

Pembuatan film bioplastik merupakan salah satu alternatif penanggulangan masalah lingkungan akibat penumpukan sampah plastik karena sulitnya untuk terurai secara alami di alam. Permasalahan kerusakan lingkungan telah digambarkan dalam QS. Ar Ruum/30: 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (Kementrian Agama, 2002).

Kata *zhahara* pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Sehingga, karena dia di permukaan, dia menjadi tampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Lawannya adalah *bathana* yang berarti terjadinya sesuatu di perut bumi sehingga tidak tampak. Kata *al-fasad* menurut al-Ashfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja baik jasmani, jiwa maupun hal-hal lain. Sementara lama membatasi pengertiannya yaitu seperti kemusyrikan atau pembunuhan Qabil terhadap Habil dan lain-lain. Beberapa ulama kontemporer mengaitkannya dengan kerusakan di darat dan laut (Shihab, 2002).

Ayat di atas menggambarkan bahwa kerusakan di bumi telah terjadi sejak manusia diciptakan pertama kali. Kerusakan tersebut disebabkan karena ulah tangan manusia itu sendiri. Seperti halnya penumpukan sampah plastik karena ulah manusia yang membuang sampah bukan pada tempatnya sehingga terjadilah pencemaran

lingkungan baik di darat maupun di laut. Oleh sebab itu, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sebaiknya merawat alam, salah satunya memanfaatkan limbah tak terpakai menjadi bahan yang lebih bermanfaat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsentrasi optimum selulosa sekam padi dalam pembuatan film bioplastik dengan penambahan kitosan dan plastisizer sorbitol yaitu terdapat pada konsentrasi selulosa 1,25% berdasarkan hasil uji persen pemanjangan dan kuat tarik. Nilai persen pemanjangan dan kuat tarik yaitu 9,93% dan 0,032 Kgf/cm².
2. Hasil karakterisasi FTIR film bioplastik dari selulosa sekam padi dengan penambahan kitosan dan sorbitol yaitu menghasilkan spektrum gugus hidroksil (O-H), gugus amina (-NH) dan C-O-C. Proses pembuatan film bioplastik merupakan proses pencampuran secara fisika yang tidak disertai dengan penambahan gugus fungsi baru.

B. Saran

Saran pada penelitian ini diharapkan pada penelitian selanjutnya dilakukan juga karakterisasi berupa uji transparansi pada film bioplastik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Al Karim.
- Abdullah, Bin Muhammad Bin Ishaq Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2009.
- Abdurrahman, Iqbal dan Siti Rohimah. "Pemanfaatan Selulosa dari Pati Kulit Jagung (*Zea Mays*) untuk Pembuatan Plastik *Biodegradable*", *Skripsi* (2012): h. 1-27.
- Agustina, Sry, dkk. "Isolasi Kitin, Karakterisasi dan Sintesis Kitosan dari Kulit Udang", *J.Kimia* 2, no. 9 (2015): h. 271-278.
- Agustin, Yuana Elly dan Karsono Samuel Padmawijaya. "Sintesis Bioplastik dari Kitosan- Pati Kulit Pisang Kepok dengan Penambahan Zat Aditif", *J. Teknik Kimia* 10, no. 2 (2016): h. 40-48.
- Anita, Zulisma, dkk. "Pengaruh Penambahan Gliserol terhadap Sifat Mekanik Film Bioplastik Biodegradasi dari Pati Kulit Singkong", *J. Teknik Kimia* 2, no. 2 (2013): h. 37-41.
- Ardiansyah, Ryan. "Pemanfaatan Pati Umbi Garut untuk Pembuatan Plastik *Biodegradable*", *Skripsi*. Depok: Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011.
- Bahmid, Nur Alim. "Pengembangan *Nanofiber* Selulosa Asetat dari Selulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit untuk Pembuatan Bioplastik", *Tesis*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2014.
- Coniwanti, Pamilia, dkk. "Pembuatan Film Plastik Biodegradabel dari Pati Jagung dengan Penambahan Kitosan dan Pemplastis Gliserol", *J. Teknik Kimia* 20, no. 4 (2014): h. 22-30.
- Darni, Yuli. "Penentuan Kondisi Optimum Ukuran Partikel dan Bilangan Reynold pada Sintesis Bioplastik Berbasis Sorgum", *J. Rekayasa Kimia dan Lingkungan* 8, no. 2 (2011): h. 95-103.
- Epriyanti, Ni Made Heni, dkk. "Pengaruh Suhu dan Lama Pengeringan Terhadap Karakteristik Komposit Plastik *Biodegradable* dari Kulit Singkong dan Kitosan", (2016): h. 21-30.
- Fachry, A. Rasyidi dan Adhestya Sartika. "Pemanfaatan Limbah Kulit Udang dan Limbah Kulit Ari Singkong Sebagai Bahan Baku Pembuatan Plastik *Biodegradable*", *J. Teknik Kimia* 18, no. 3 (2012): h. 1-9.
- Fitri, Herlina. "Uji Adaptasi Beberapa Variates Padi Ladang (*Oryza sativa* L.)", *Skripsi* (2009): h. 1-60.
- Gunawan, Budi dan Citra Dewi Azhari. "Karakterisasi Spektrofotometri IR dan Scanning Electron Microscopy (SEM) Sensor Gas dari Bahan Polimer Poly Ethelyn Glycol (PEG)" (2010): h. 1-17.


- Habibah, Rudnin, dkk. "Penentuan Berat Molekul dan Derajat Polimerisasi-Selulosa yang Berasal dari Alang-Alang (*Imperata cylindrica*) dengan Metode Viskositas", *J. Saintia Kimia* 1, no. 2 (2013).
- Handayani, dkk. "Pemanfaatan Limbah Sekam Padi menjadi Silika Gel", *J. Alam Terbarukan* 4, no. 2 (2015): h. 55-59.
- Harianja, dkk. "Optimasi Jenis dan Konsentrasi Asam pada Hidrolisis Selulosa dalam Tongkol Jagung", 4, no. 4 (2015): h. 66-71.
- Jahiding, M, dkk. "Analisis Priksimasi dan Nilai Kadar Bioarang Sekam Padi sebagai Bahan Baku Briket Hybrid", *J. Aplikasi Fisika* 7, no. 2 (2011): h. 77-83.
- Jalaluddin dan Samsul Rizal. "Pembuatan Pulp dari Jerami Padi menggunakan Natrium Hidroksida", *J. Sistem Teknik Industri* 6, no. 5 (2005): h. 53-58.
- Kristiani, Maria. "Pengaruh Penambahan Kitosan dan Plastisizer Sorbitol terhadap Sifat Fisiko- Kimia Bioplastik dari Pati Biji Durian (*Durio zibethinus*)", *Skripsi*. Sumatera Utara: Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Marbun, Eldo Sularto. "Sintesis Bioplastik dari Pati Ubi Jalar menggunakan Penguat Logam ZnO dan Penguat Alami Selulosa", *Skripsi*. Depok: Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012.
- Miertus, Stanislav dan Xin Ren. "*Environmentally degradable plastic and Waste Management*", *International Centre For Science and High Tecnology* 47, no. 7-8 (2002): h. 545-552.
- Monariqsa, Dian, dkk. "Ekstraksi Selulosa dari Kayu Gelam (*Melaleuca leucadendron* Linn) dan Kayu Serbuk Industri Mebel", *J. Penelitian Sains* 15, no. 3 (2012): h. 96-101.
- Nurhikmawati, Fikriatun, dkk. "Penggunaan Kitosan dari Limbah Kulit Udang sebagai Inhibitor Keasaman Tuak", *J. Kimia* 2, no. 8 (2014): h. 191-197.
- Nurminah, Mimi, dkk. "Penelitian Sifat Berbagai Bahan Kemasan Plastik dan Kertas Serta Pengaruhnya terhadap Bahan yang Dikemas", (2002): h. 1-7.
- Pratiwi, Rimadani, dkk. "Pemanfaatan Selulosa dari Limbah Jerami Padi (*Oryza sativa*) Sebagai Bahan Bioplastik", *IJPST* 3, no. 3 (2016): h. 83-91.
- Pratomo, Heru dan Eli Rohaeti. "Bioplastik Nata De Cassava sebagai Bahan Edible Film Ramah Lingkungan", *J. Penelitian Saintek* 16, no. 2 (2011): h. 172-177.
- Putera, Rizky Dirga Harya. "Ekstraksi Serat Selulosa dari Tanaman Eceng Gondok (*Eichornia Crassipes*) dengan Variasi Pelarut", *Skripsi*. Depok: Jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2012.
- Rahayu, Kapti. *Teknologi Pengolahan Beras*. Cet. II. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Rakhmawati, Amalia. "Pengetahuan Alat Uji dan Kalibrasi: *Universal Testing Machine*", *J. Kementrian Perdagangan Republik Indonesia* (2011): h.1-18.

- Ramadhan, dkk. "Deasetilasi Kitin secara Bertahap dan Pengaruhnya terhadap Deasetilasi serta Massa Molekul Kitosan", *J. Kimia Indonesia* 5, no. 1 (2010): h. 17-21.
- Safaria, Selviza, dkk. "Efektivitas Campuran Enzim Selulase dari *Aspergillus niger* dan *Trichoderma reesei* dalam Menghidrolisis Substrat Sabut Kelapa", 2, no. 1 (2013): h. 46-51.
- Sanjaya, I Gede dan Tyas Puspita. "Pengaruh Penambahan Khitosan dan Plasticizer Gliserol pada Karakteristik Plastik Biodegradabel dari Pati Limbah Kulit singkong" (2007): h. 1-6.
- Saputra, Agung, dkk. "Studi Pembuatan dan Karakteristik Sifat Mekanik Plastik *Biodegradable* Berbahan Dasar Ubi Suweg (*Amorphophallus campanulatus*)", *J. Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem* 3, no. 1 (2015): h. 1-6.
- Sastrohamidjojo, Hardjono. *Dasar-Dasar Spektroskopi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.
- Setiawan, Dian Aris, dkk. "Pengaruh Konsentrasi dan Preparasi Membran Terhadap Karakterisasi Membran Kitosan", *J. Keteknikan Pertanian Tropis dan Biosistem* 3, no. 1 (2015): h. 95-99.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 14. Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siahaan, Satriyani, dkk. "Penentuan Kondisi Optimum Suhu dan Waktu Karbonisasi pada Pembuatan Arang dari Sekam Padi", *J. Teknik Kimia USU* 2, no. 1 (2013): h. 26-30.
- Sihaloho, Eva B. "Evaluasi Biodegradabilitas Plastik Berbahan Dasar Campuran Pati dan Polietilen Menggunakan Metode Enzimatis, Konsorsia Mikroba dan Pengomposan", *Skripsi*. Depok: Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011.
- Silviyah, Siti, dkk. "Penggunaan Metode FT-IR (*Fourier Transform Infra Red*) Untuk Mengidentifikasi Gugus Fungsi pada Proses Pembaliuran Penderita Mioma" (2014): h. 1-28.
- Simonescu, Claudia Maria. "Application of FTIR Spectroscopy in Environmental Studies", *Intech Open Sains* (2012): h. 49-84.
- Sipahutar, Dorlan. "Teknologi Briket Sekam Padi" (2012): h. 1-6.
- Soesilo, Diana, dkk. "Peranan Sorbitol dalam Mempertahankan Kestabilan pH Saliva pada Proses Pencegahan Karises", *Maj. Ked. Gigi (Dent. J)* 38, no. 1 (2005): h. 25-28.
- Sumardjo, Damin. *Pengantar Kimia: Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran dan Program Strata I Fakultas Biosekta*. Jakarta: EGC, 2009.
- Sumartono, Nugroho Wahyu, dkk. "Sintesis dan Karakterisasi Bioplastik Berbasis Alang-Alang (*Imperata Cylindrica* L.) dengan Penambahan Kitosan, Gliserol dan Asam Oleat", *Pelita X*, no. 2 (2015): h. 13-25.

- Supriadi, TB Didi. "Pembuatan dan Karakterisasi Plastik Campuran Polipropilen Propoli Asam Laktat (PLA) dengan Penambahan Plastisizer Menggunakan Metode *Non Solution Casting*", *Skripsi* (2013).
- Ummah, Nathiqoh Al. "Uji Ketahanan *Biodegradable Plastic* Berbasis Tepung Biji Durian (*Durio Zibethinus Murr*) Terhadap air dan Pengukuran Densitasnya", *Skripsi*. Semarang: Jurusan Fisika Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Verardi, dkk. "*Hydrolysis of Lignocellulosic Biomass: Current Status of Processes and Tecnology and Future Percpectives*", (2012): h. 5-22.
- Vico, Delvia. "Kajian Penambahan Dietilen Glikol sebagai Pemplastis pada Karakteristik Bioplastik dari Poli- β -Hidroksilakanoat (PHA) yang Dihasilkan *Ralstronia Eutropha* pada Substrat Hidrolisat Pati Sagu, *Skripsi*. Bogor: Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Widayantini, Ni Luh Md, dkk. "Kemampuan Tanah Hutan Mangrove sebagai Sumber Enzim dalam Hidrolisis Enzimatik Substrat Sekam Padi", *J. Kimia* 1, no. 8 (2014): h. 35-41.
- Wiyarsi, Antuni dan Erfan Priyambodo. "Pengaruh Konsentrasi Kitosan dari Cangkang Udang terhadap Efisiensi Penjerapan Logam Berat", *Skripsi* (2009).




Lampiran 1. Skema Penelitian




Lampiran 2. Skema Kerja


1. Ekstraksi Selulosa dari Sekam Padi




2. Pembuatan Larutan Kitosan




3. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol




4. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan



5. Pembuatan Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol



6. Analisis FTIR



Lampiran 3. Perhitungan

1. Pembuatan Larutan Asam Asetat (CH₃COOH) 0,6 M

a. Penentuan Konsentrasi Asam Asetat (CH₃COOH) 100 %

Diketahui	:	Konsentrasi CH ₃ COOH	= 100 %
		Volume	= 1000 mL/L
		Berat jenis	= 1,05 g/mL
		Mr	= 60 g/mol

Ditanya : Molaritas (M)...?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 M &= \frac{\% \times B_j \times 1000}{M_r} \\
 &= \frac{100\% \times 105 \frac{\text{g}}{\text{mL}} \times 1000 \frac{\text{mL}}{\text{L}}}{60 \frac{\text{g}}{\text{mol}}} \\
 &= 17,5 \text{ mol/L}
 \end{aligned}$$

b. Pembuatan Larutan Asam Asetat (CH₃COOH) 0,6 M

Diketahui	:	Konsentrasi CH ₃ COOH	= 17,5 M
		Volume	= 250 mL

Ditanya : Volume (mL) untuk Membuat CH₃COOH 0,6 M ?

Penyelesaian :

$$\begin{aligned}
 V_1 \cdot M_1 &= V_2 \cdot M_2 \\
 V_1 \cdot 17,5 \text{ M} &= 250 \text{ mL} \cdot 0,6 \text{ M} \\
 V_1 &= 8,57 \text{ mL}
 \end{aligned}$$

Mengencerkan 8,75 mL CH₃COOH p.a dalam 250 mL aquades.

Lampiran 4. Hasil Uji Persen Pemanjangan dan Kuat Tarik

1. Selulosa + 2 mL Sorbitol

No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm ²)
1.	0,4	0,76	0,005

2. Selulosa + 0,8 g Kitosan

No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm ²)
1.	0,4	4,21	0,153
2.	0,6	6,82	0,194
3.	0,8	4,33	0,213
4.	1	3,27	0,217
5.	1,2	3,24	0,266


3. Selulosa + 2 mL Sorbitol + 0,8 g Kitosan

No.	Selulosa (g)	Persen Pemanjangan (%)	Kuat Tarik (Kgf/cm ²)
1.	0,4	9,93	0,032
2.	0,6	6,66	0,036
3.	0,8	6,51	0,058
4.	1	4,75	0,060
5.	1,2	3,63	0,034




Lampiran 5. Hasil analisis FTIR


1. Selulosa Sekam Padi




2. Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol



3. Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan



4. Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol dan Kitosan



Lampiran 6. Dokumentasi Ekstraksi Selulosa Ampas Tebu



Sekam Padi Kering



Dihaluskan dengan blender



Dimaserasi



Diayak 40 mesh



Dicuci dengan aquades



Didelignifikasi





Hasil delignifikasi



Dicuci dengan aquades




Dicuci dengan aquades



Dihidrolisis




Dinetralkan dan dikeringkan



Selulosa sekam padi

1965
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Lampiran 7. Dokumentasi Variasi Selulosa Sekam Padi



Selulosa 0,4 g



Selulosa 0,6 g



Selulosa 1 g



Selulosa 0,8 g



Selulosa 1,2 g

Lampiran 8. Dokumentasi Pembuatan Film Bioplastik



Kitosan Ditimbang



Dilarutkan dalam CH₃COOH




Larutan Kitosan



Diultrasonik



Selulosa



Selulosa Ditambah Sorbitol



Selulosa Ditambah Sorbitol dan Kitosan




Dihomogenkan




Dioven




Dicetak

Lampiran 8. Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Sorbitol


Film Bioplastik Selulosa 0,4 g



Film Bioplastik Selulosa 0,6 g



Film Bioplastik Selulosa 0,8 g



Film Bioplastik Selulosa 1 g



Film Bioplastik Selulosa 1,2 g

Lampiran 9. Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan



Film Bioplastik Selulosa 0,4 g



Film Bioplastik Selulosa 0,6 g



Film Bioplastik Selulosa 0,8 g



Film Bioplastik Selulosa 1 g



Film Bioplastik Selulosa 1,2 g

Lampiran 10. Dokumentasi Film Bioplastik dengan Penambahan Kitosan dan Sorbitol



Film Bioplastik Selulosa 0,4 g



Film Bioplastik Selulosa 0,6 g



Film Bioplastik Selulosa 0,8 g



Film Bioplastik Selulosa 1 g



Film Bioplastik Selulosa 1,2 g

ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Miftahul Jannah lahir di Bima tanggal 30 Maret 1995, anak pertama dari pasangan Abd. Salam dan Maintan. Penulis memulai jenjang pendidikannya di SD Negeri 14 Biru. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Watampone dan lulus pada tahun 2007. Setelah lulus, dilanjutkan di SMA Negeri 4 Watampone pada tahun 2010.

Pada tahun 2013, penulis kembali melanjutkan pemdidikannya ke jenjang S1, tepatnya di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah hampir 4 tahun dengan gelar mahasiswa, penulis pernah aktif pada beberapa organisasi, diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Kimia, Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Sains dan Teknologi dan UKM Pramuka UIN Alauddin Makassar. Penulis berhasil menyelesaikan studinya dan meraih gelar Sarjana Sains (S.Si) pada tanggal 18 Agustus 2017.

