

**FORMULASI DAN KARAKTERISASI NANOKAPSUL ASIKLOVIR  
TERSALUT KITOSAN-ALGINAT YANG DIPAUT SILANG  
DENGAN NATRIUM TRIPOLIFOSFAT**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi  
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

HASRIANI

NIM. 70100110048

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasriani  
NIM : 70100110048  
Tempat/TanggalLahir : Pattallassang, 19 Juli 1992  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi  
Alamat : Jl. Zainuddin Dg. Nanro, Takalar  
Judul : Formulasi dan Karakterisasi Nanokapsul Asiklovir Tersalut  
Kitosan-Alginat yang Dipaut Silang dengan Natrium  
Tripolifosfat.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Gowa, Agustus 2014  
Penyusun,

**HASRIANI**  
NIM. 70100110048

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi dan Karakterisasi Nanokapsul Asiklovir Tersalut Kitosan-Alginat yang Dipaut Silang dengan Natrium Tripolifosfat” yang disusun oleh Hasriani, NIM: 70100110048, Mahasiswa Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, diuji dan dipertahankan dalam Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 29 Agustus 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1435 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 29 Agustus 2014 M  
3 Dzulqaidah 1435 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. (.....)  
Sekretaris : Drs. Wahyuddin G, M.Ag. (.....)  
Pembimbing I : Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. (.....)  
Pembimbing II : Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. (.....)  
Penguji I : Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. (.....)  
Penguji II : Dra. Hj. Fatimah Irfan Idris, M.Ag. (.....)

---

---

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar,

Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP. 19550203 198312 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya penulis panjatkan kehadirat Allah *subhānahu wata’āla* atas segala rahmat, rezeki dan karunia-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Formulasi dan Karakterisasi Nanokapsul Asiklovir Tersalut Kitosan-Alginat yang Dipaut Silang dengan Natrium Tripolifosfat” ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Jurusan Farmasi pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian ini hingga skripsi ini selesai dibuat, terutama kepada:

1. Ayahanda H. Abdullah, S.E. dan Ibunda Hj. Fatmawati, S.Pd., M.Pd., serta keluarga besarku yang tiada henti-hentinya mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya, yang selalu memberi dukungan dengan setulus hati.
2. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., M.S. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
4. Fatmawaty Mallapiang, S.KM., M.Kes. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

5. Dra. Hj. Faridha Yenny Nonci, M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan selaku penguji kompetensi yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Drs. Wahyudin G., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Nursalam Hamzah, S.Si., M.Si., Apt. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
8. Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi ini.
9. Isriany Ismail, S.Si., M.Si., Apt. selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan motivasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Dra. Hj. Fatimah Irfan Idris, M.Ag. selaku penguji agama yang telah memberikan saran dan pengarahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Dosen serta seluruh staf Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan sejak menempuh pendidikan di Jurusan Farmasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
12. Seluruh Laboran Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2010, kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar yang juga selalu memberikan dukungan, serta pihak-pihak yang tidak sempat dituliskan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan berupa saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan kekurangan yang ada. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah *subhānahu wata'āla*. Aamiin.

Wassalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Gowa, Agustus 2014

Penyusun,

**HASRIANI**  
**NIM. 70100110048**



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1-9
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis .....	4
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10-40
A. Definisi Nanopartikel .....	10
B. Keuntungan Nanopartikel .....	11
C. Pembuatan Nanopartikel .....	13
D. Pembuatan Nanopartikel dengan Ultrasonikasi .....	21

E. Pengaruh Karakteristik Nanopartikel.....	22
F. Kitosan .....	26
G. Natrium Alginat .....	28
H. Asiklovir .....	29
I. Tinjauan Agama .....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	41-45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Metode Pengumpulan Data .....	42
D. Validasi dan Reabilitasi Instrumen .....	44
E. Instrumen Penelitian .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46-53
A. Hasil Penelitian .....	46
B. Pembahasan .....	48
BAB V PENUTUP .....	54
A. Kesimpulan .....	54
B. Implikasi Penelitian .....	54
KEPUSTAKAAN .....	55
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rancangan Formula .....	42
2. Hasil Penyalutan Obat dalam Nanokapsul .....	47
3. Morfologi Nanokapsul .....	47
4. Absorbansi Asiklovir untuk Pembuatan Kurva Baku .....	62
5. Absorbansi Supernatan Tiap Formula .....	63



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Nanopartikel .....	10
2. Skema Metode Persiapan Gelasi Ionik .....	21
3. Struktur Kitin .....	26
4. Struktur Kitosan .....	27
5. Struktur Natrium Tripolifosfat .....	28
6. Struktur Natrium Alginat .....	29
7. Struktur Asiklovir .....	30
8. Kurva Baku Asiklovir .....	46
9. Jenis Penyalutan Obat dalam Nanopartikel .....	51
10. Skema Kerja Pembuatan Nanokapsul Asiklovir .....	61
11. Foto Hasil SEM Formula A .....	68
12. Foto Hasil SEM Formula B .....	68
13. Foto Hasil SEM Formula C .....	69
14. Foto Ukuran Nanokapsul Formula A .....	70
15. Foto Ukuran Nanokapsul Formula B .....	71
16. Foto Ukuran Nanokapsul Formula C .....	72
17. Foto Serbuk Nanokapsul Formula A .....	73
18. Foto Serbuk Nanokapsul Formula B .....	73
19. Foto Serbuk Nanokapsul Formula C .....	74

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Pembuatan Nanokapsul Asiklovir .....	61
2. Absorbansi Asiklovir untuk Pembuatan Kurva Baku .....	62
3. Absorbansi Supernatan Tiap Formula .....	63
4. Perhitungan Efisiensi Enkapsulasi .....	64
5. Foto Hasil SEM .....	68
6. Foto Ukuran Nanokapsul .....	70
7. Foto Hasil Serbuk Nanokapsul .....	73
8. Sertifikat Analisis Asiklovir .....	75



## ABSTRAK

Nama : Hasriani

NIM : 70100110048

Judul : Formulasi dan Karakterisasi Nanokapsul Asiklovir Tersalut Kitosan-Alginat yang Dipaut Silang dengan Natrium Tripolifosfat

---

Telah dilakukan penelitian Formulasi dan Karakterisasi Nanokapsul Asiklovir Tersalut Kitosan-Alginat yang Dipaut Silang dengan Natrium Tripolifosfat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa perbandingan penyalut kitosan dan natrium alginat dipaut silang dengan natrium tripolifosfat yang dapat menghasilkan nanokapsul dengan karakteristik yang baik berdasarkan pengamatan morfologi dan efisiensi enkapsulasi.

Nanokapsul dibuat dengan metode gelas ionik menggunakan variasi konsentrasi kitosan pada formula A, B, dan C berturut-turut 1,5%; 1,75%; 2%, natrium alginat 0,75%; 0,625%; 0,5% dengan konsentrasi natrium tripolifosfat yang tetap yaitu 5%.

Kadar nanokapsul diukur dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 297 nm dengan efisiensi enkapsulasi yang diperoleh dari formula A, B dan C berturut-turut sebesar 58,5%; 87,25% dan 55,25%. Pengamatan bentuk dan ukuran nanokapsul dilakukan menggunakan SEM (*Scanning Electron Microscope*). Formula B dengan konsentrasi kitosan 1,75%, natrium alginat 0,625% dan natrium tripolifosfat 5% memiliki karakteristik paling baik dengan efisiensi enkapsulasi sebesar 87,25% dengan ukuran partikel terkecil 200 nm dan ukuran partikel terbesar 4500 nm.

## ABSTRACT

Name : Hasriani

NIM : 70100110048

Title : Formulation and Characterization of Chitosan-Alginate Crosslinked with Sodium Tripolyphosphate as Coating Agents Nanocapsule Acyclovir.

---

A research has been done about formulation and Characterization of Chitosan-Alginate crosslinked with sodium tripolyphosphate as coating agents nanocapsule acyclovir. This researched purposed to determine how the comparison the coating of chitosan and sodium alginate crosslinked with sodium tripolyphosphate produce the best nanocapsule characteristics based on morphological observations and encapsulation efficiency.

Nanocapsule formulation by the ionic gelation method by using chitosan concentrates variation on formula A, B, and C in succession 1.5%, 1.75%, and 2%, sodium alginate 0.75%, 0.625%, and 0.5% with stable concentration of sodium tripolyphosphate is 5%.

Nanocapsule was measured using UV-Vis spectrophotometer at a wavelength of 297 nm with encapsulation efficiency obtained from the formula A, B and C, respectively for 58.5%; 87.25% and 55.25%. Observation of the shape and size of nanocapsule performed using SEM (*Scanning Electron Microscope*). Formula B with concentration of chitosan 1.75%, 0.625% sodium alginate and sodium tripolyphosphate 5% has the best characteristics with the encapsulation efficiency 87.25%, that the smallest particle size was 200 nm and the largest particle size was 4500 nm.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Metode pemberian obat mempunyai pengaruh signifikan pada efikasinya. Beberapa obat memiliki rentang konsentrasi optimum obat maksimum bermanfaat, dan konsentrasi di atas atau di bawah kisaran ini bisa menjadi racun atau tidak menghasilkan manfaat terapi sama sekali. Untuk mencegah efek samping berbahaya dan meningkatkan bioavailabilitas obat, berbagai penghantaran obat dan sistem penargetan obat saat ini sedang dikembangkan seperti larutan misel, vesikel, cairan kristal, polimer dendrit multifungsi, dan dispersi nanopartikel (Reddy, 2010, 2: 2025-2026).

Nanopartikel didefinisikan sebagai partikel dispersi atau partikel padat dengan ukuran 10-1000 nm. Obat ini dilarutkan, dijerap, dienkapsulasi atau menempel pada matriks nanopartikel. Tergantung pada metode persiapan nanopartikel, nanosfer atau nanokapsul dapat diperoleh (Mohanraj, 2006, 5: 562).

Nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat telah dilaporkan dapat meningkatkan khasiat obat, bioavailabilitas, mengurangi toksisitas dan meningkatkan kepatuhan pasien dengan menargetkan sel-sel dan jaringan untuk menghasilkan tindakan farmakologis yang diinginkan. Dengan demikian, mereka dapat merangsang, merespon dan berinteraksi dengan sel target dan jaringan dalam menginduksi respon

fisiologis yang diinginkan serta meminimalkan efek samping yang tidak diinginkan (Kaur *et al*, 2011, 3: 1227).

Banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa penggunaan kitosan sebagai agen penyalut yang sangat baik. Namun, kitosan bersifat rapuh, sehingga perlu dimodifikasi. Modifikasi gel kitosan pernah dilakukan dengan penambahan polivinil alkohol (PVA) dan glutaraldehida sebagai penaut silang. Modifikasi lainnya dengan penambahan hirokoloid yaitu gom guar, alginat, CMC, dan gom xantan. Modifikasi ini meningkatkan kekuatan mekanik gel kitosan dan waktu pembentukan gel menjadi lebih cepat (Dartiawati, 2011: 1).

Penelitian nanopartikel kitosan termodifikasi umumnya menggunakan senyawa pengikat silang dan surfaktan dalam metode pembuatan gelasi ionik. Zat pengikat silang yang sering digunakan adalah glutaraldehida, sedangkan surfaktan yang dipakai adalah surfaktan nonionik seperti tween 80 untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga suspensi lebih stabil. Penggunaan glutaraldehid sebagai zat pengikat silang untuk sistem penghantaran obat umumnya banyak dihindari karena bersifat toksik serta memiliki ikatan kimia yang kuat antar polimer kitosan. Pembentukan ikatan silang ionik antara polikationik kitosan dengan senyawa polianion akan lebih disukai dibandingkan dengan penambahan ikatan kimia yang kuat antar polimer. Pembentukan ikatan silang ionik salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan senyawa tripolifosfat. Tripolifosfat dianggap sebagai zat pengikat silang yang paling baik (Wahyono, 2010: 4).

Beberapa Literatur menekankan keuntungan lebih nanopartikel dibanding mikropartikel dan liposom. Ukuran nanopartikel memberikan sejumlah keuntungan yang berbeda dari mikropartikel, termasuk daya serap intraselular yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mikropartikel. Kombinasi dari permukaan nanopartikel dan peningkatan hidrofilisitas dari bahan matriks tampaknya mempengaruhi penyerapan gastrointestinal dalam arti positif (Reis *et al*, 2006, 2: 8). Pengecilan ukuran partikel yang terbentuk dapat dilakukan dengan bantuan sonikasi. Sonikasi intensitas tinggi dapat memberikan efek perubahan kimia dan fisika yang cukup luas karena memiliki energi yang tinggi untuk diberikan ke zat lain dalam waktu yang singkat dengan tekanan tinggi (Mason, 2002: 4).

Senyawa aktif yang dikembangkan pada teknologi nanopartikel adalah senyawa yang sukar larut dalam air, waktu paruh yang singkat, serta bersifat iritan pada saluran cerna atau sangat sensitif terhadap kondisi saluran cerna sehingga menyulitkan dalam pengembangan formulasinya terutama untuk sediaan oral (Darmawan, 2007: 1).

Asiklovir adalah analog 2-deoksiganosin, digunakan terutama untuk pengobatan dan pencegahan infeksi virus herpes simpleks 1 dan 2 dan varicella- virus zoster (herpes zoster dan cacar air). Penyerapan asiklovir buruk pada saluran pencernaan setelah pemberian oral. Bioavailabilitas asiklovir oral sekitar 10 sampai 20%. Asiklovir diekskresikan sebagian besar tidak berubah dalam urin, dengan filtrasi glomerulus dan beberapa sekresi tubular aktif, sampai dengan 14% dalam urin

sebagai metabolit tidak aktif. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, waktu paruh sekitar 2 sampai 3 jam (Sweetman, 2009: 863-864).

Sifat asiklovir inilah yang dapat dijadikan indikator untuk memformulasinya dalam bentuk nanokapsul sehingga diperoleh efek terapeutik yang optimal, kenyamanan penggunaan obat, serta meningkatkan bioavailabilitas obat.

### ***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pengaruh perbandingan kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat terhadap karakteristik nanokapsul asiklovir?
2. Berapa perbandingan optimum penyalut untuk membentuk nanokapsul asiklovir dengan karakteristik yang baik?
3. Bagaimana pandangan islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pengobatan?

### ***C. Hipotesis***

1. Metode gelasi ionik, sonikasi dan sentrifugasi dapat digunakan untuk membuat nanokapsul dengan efisiensi diatas 50%.
2. Karakteristik nanokapsul asiklovir dipengaruhi oleh komposisi nanokapsul yang mencakup jumlah kitosan, alginat, natrium tripolifosfat, dan surfaktan yang digunakan.

## ***D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

### **1. Definisi operasional**

- a. Nanopartikel adalah partikel dispersi atau partikel padat dengan ukuran 10-1000 nm yang dilarutkan, dijerap, dikemas atau menempel pada matriks. Tergantung pada metode persiapan, dapat diperoleh nanopartikel, nanosfer atau nanokapsul.
- b. Nanosfer merupakan partikel matriks dengan karakter yang benar-benar padat dan obat tersebar di seluruh partikel sedangkan nanokapsul terdiri dari inti cair yang dikelilingi oleh *shell* padat organik dan obat tersalut dalam inti.
- c. Polimer adalah bahan matriks yang dapat menyalut dan mengontrol pelepasan obat. Modifikasi perlu dilakukan untuk memperbaiki sifat dari polimer yang digunakan. Modifikasi polimer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat dan penambahan surfaktan nonionik tween 80.
- d. Kitosan merupakan polimer alam yang diperoleh dengan deasetilasi kitin pada kondisi alkali. Kitin merupakan suatu biopolimer alami yang berasal dari cangkang krustasea seperti kepiting, udang dan lobster.
- e. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode gelasi ionik yang melibatkan campuran dua larutan yaitu polimer kitosan dan polianion natrium tripolifosfat. Dalam metode ini, gugus amino bermuatan positif dari kitosan berinteraksi dengan muatan negatif tripolifosfat untuk membentuk *coacervates* dengan ukuran nanometer.

- f. Yang dimaksud karakteristik dalam penelitian ini meliputi morfologi permukaan, bentuk, ukuran partikel dan efisiensi penyalutan nanokapsul asiklovir.
- g. Efisiensi penyalutan adalah kemampuan obat terjerap atau tersalut dalam matriks yang digunakan.
- h. Asiklovir adalah analog 2-deoksiganosin, digunakan terutama untuk pengobatan dan pencegahan infeksi virus herpes simpleks 1 dan 2 dan varicella- virus zoster (herpes zoster dan cacar air).

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Disiplin ilmu yang terkait dengan penelitian ini adalah formulasi dan karakterisasi sediaan farmasi nanokapsul asiklovir tersalut kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat untuk sistem penghantaran obat modern.

### E. Kajian Pustaka

1. Purwantiningsih Sugita *et al*, *Ketoprofen encapsulation optimization with chitosan-alginate cross-linked with sodium tripolyphosphate and its realease mechanism determination using in vitro dissolution*, Matriks dibuat dengan memvariasikan konsentrasi kitosan, alginat dan STTP menggunakan metode desain Box-Benhken. Nilai tiap komponen yang dimasukkan kitosan 1,50-2,00% (b/v), alginat 0,500-0,750 (b/v), dan NaTPP 4,0-5,0% (b/v). Sebanyak 228,6 ml kitosan 1,75% dalam larutan asam asetat dicampurkan dengan 38,1 ml alginat 0,625% kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu, 7,62 ml NaTPP 4,5% diaduk hingga homogen. Larutan ini disonikasi dengan frekuensi 20 Hz

selama 30 menit. Sebanyak 250 ml ketoprofen 0,8% dicampurkan ke dalam kitosan-alginat dengan rasio kitosan-ketoprofen 2:1. Hasil optimasi konstituen matriks ada dua formula yang terpilih, formula F dan M dengan komposisi kitosan, alginat dan STPP, masing-masing adalah 1,75% (b/v), 0,75% (b/v), 5,0% (b/v) dan 1,50 % (b/v), 0,625% (b/v), 4,0% (b/v). Efisiensi enkapsulasi untuk kedua formula masing-masing 80,43% dan 78,84% dengan ukuran partikel rata-rata berkisar antara 200-8000 nm, dan persentase nanopartikel masing-masing 23,90% dan 26,81%. Enkapsulasi kedua formula menunjukkan bahwa pelepasan obat dikontrol dalam medium asam dan basa.

2. A. Masrurah Patawari, *Optimasi nanokapsul nifedipin tersalut kitosan alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat*, Pembuatan nanokapsul dalam penelitian ini menggunakan metode gelasi ionik dengan variasi konsentrasi kitosan, alginat, dan konsentrasi NaTPP tetap. Pengamatan bentuk dan ukuran partikel dilakukan dengan SEM (*Scanning Electron Microscope*). Efisiensi enkapsulasi yang diperoleh dari formula A, B dan C berturut-turut sebesar 8,867%, 15,279% dan 0,559%. Formula B dengan konsentrasi kitosan 1,75%, alginat 0,75% dan NaTPP 5% menghasilkan karakteristik nanokapsul paling baik dengan bentuk oval dan lebih seragam dengan ukuran partikel terkecil 571 nm dan terbesar 2428,6 nm.
3. Sellappan Velmurugan dan Senthil SP, *Formulation and characterization of acyclovir loaded solid lipid nanoparticles*, Nanopartikel lemak padat asiklovir

disiapkan dengan metode emulsifikasi dan solidifikasi suhu rendah dengan menggunakan lesitin soya sebagai surfaktan dan natrium pati taurocholate sebagai co-surfaktan dan asam stearat sebagai lemak. Hasilnya menunjukkan bahwa metode ini lebih layak dan menyebabkan obat terjebak. Semua formulasi ACY-SLNs berada di kisaran ukuran di bawah 1 $\mu$ m dengan permukaan halus yang dianalisis dengan PC dan SEM. Optimasi ACY-SLNs (F5) menunjukkan persentase maksimum obat terjebak (75,61) dan pelepasan secara in vitro adalah sekitar 85,87%.

4. Selvaraj *et al*, *Acyclovir loaded chitosan nanoparticles for ocular delivery*, Penelitian ini mengembangkan dan mengevaluasi suspensi koloid nanosfer yang mengandung asiklovir sebagai potensi sistem pengiriman obat oftalmik. Nanopartikel asiklovir tersalut kitosan yang disiapkan dengan metode gelasi ionik menggunakan penaut silang tripolifosfat (TPP). Semua formulasi menghasilkan berbagai ukuran nanopartikel (200-495 nm) dan morfologi bulat halus dengan zeta potensial (+36.7-+42.3 mV). Efisiensi enkapsulasi masing-masing adalah 56% - 80% dan 10-25%.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, belum ada yang meneliti pembuatan nanokapsul asiklovir tersalut kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat dan penambahan surfaktan nonionik tween 80 menggunakan metode gelasi ionik dan sonikasi. Sebelumnya, telah diteliti pembuatan nanokapsul dengan polimer yang sama untuk zat aktif ketoprofen dan nifedipin. Untuk

nanopartikel asiklovir juga pernah diteliti, namun dengan menggunakan polimer lemak padat dan kitosan konvensional untuk sistem penghantaran okular.

## **F. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pengaruh perbandingan kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat terhadap karakteristik nanokapsul asiklovir.
- b. Untuk mengetahui perbandingan optimum penyalut untuk membentuk nanokapsul asiklovir dengan karakteristik yang terbaik.
- c. Mengkaji pandangan islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang obat-obatan.

### **2. Kegunaan**

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:


- a. Diperoleh data ilmiah mengenai perbandingan kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat terhadap karakteristik nanokapsul asiklovir.
- b. Diperoleh data morfologi dari nanokapsul asiklovir tersalut kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Definisi Nanopartikel

Nanopartikel didefinisikan sebagai partikel dispersi atau partikel padat dengan ukuran di kisaran 10-1000 nm. Obat ini dilarutkan, dijerap, dikemas atau menempel pada matriks nanopartikel. Tergantung pada metode persiapan nanopartikel, nanosfer atau nanokapsul dapat diperoleh (Mohanraj, 2006: 562). Nanopartikel dapat dibagi menjadi dua kelompok utama: nanosfer dan nanokapsul (Gambar 1). Nanosfer dianggap sebagai partikel matriks yang seluruhnya terdiri dari massa padat sedangkan nanokapsul terdiri dari inti cair yang dikelilingi oleh *shell* padat organik. Nanosfer dan nanokapsul umumnya bentuk sferis, tetapi juga dapat ditemui non-sferis. Diperolehnya berbagai jenis nanopartikel tergantung pada metode yang dipilih (Allouche, 2013: 28).



Gambar 1. Nanopartikel (a) Nanosfer, (b) Nanokapsul (Allouche, 2013: 28), (Yadav *et al*, 2012, 5: 16).

Tujuan utama dalam merancang nanopartikel sebagai sistem penghantaran adalah untuk mengontrol ukuran partikel, sifat permukaan dan pelepasan agen farmakologis aktif untuk mencapai tindakan spesifik obat pada tingkat terapi optimal dan rejimen dosis. Meskipun liposom telah digunakan sebagai potensi pembawa dengan keuntungan yang unik termasuk melindungi obat dari degradasi, menargetkan situs aksi dan pengurangan toksisitas atau efek samping, aplikasi mereka terbatas karena masalah seperti efisiensi enkapsulasi rendah, kebocoran cepat obat yang larut air pada kehadiran komponen darah dan stabilitas penyimpanan rendah. Di sisi lain, polimer nanopartikel menawarkan beberapa keuntungan lebih dari liposom. Misalnya, mereka membantu untuk meningkatkan stabilitas obat/protein dan dapat digunakan untuk pelepasan terkontrol (Mohanraj, 2006, 5: 562).

### **B. Keuntungan Nanopartikel**

Keuntungan menggunakan nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat meliputi :

1. Ukuran partikel dan karakteristik permukaan nanopartikel mudah dimanipulasi untuk mencapai sasaran obat aktif dan pasif setelah pemberian parenteral.
2. Pengontrolan dan sistem lepas lambat obat selama distribusi dan mengubah *clearans* obat untuk mencapai peningkatan keberhasilan terapi obat dan pengurangan efek samping.
3. Pelepasan terkontrol dan degradasi partikel dengan mudah dipengaruhi oleh pilihan penyusun matriks. *Drug loading* relatif tinggi yang memungkinkan

obat dapat mencapai sistem tanpa mengalami reaksi kimia, hal ini merupakan faktor penting untuk menjaga aktivitas obat.

4. Lokasi target yang spesifik dapat dicapai dengan menyertakan ligan target pada permukaan partikel.
5. Sistem ini dapat digunakan untuk berbagai rute pemberian obat termasuk oral, nasal, parenteral, intra okuler dan lainnya (Mohanraj, 2006, 5: 562).

Pengiriman obat nanoteknologi telah dilaporkan untuk meningkatkan khasiat obat, bioavailabilitas, mengurangi toksisitas dan meningkatkan kepatuhan pasien dengan menargetkan sel-sel dan jaringan untuk menghasilkan khasiat farmakologi yang diinginkan (Kaur, 2011: 1227). Ukuran nanopartikel memberikan sejumlah keuntungan yang berbeda dari mikropartikel, termasuk daya serap intraselular yang relatif lebih tinggi dibandingkan mikropartikel. Kombinasi permukaan nanopartikel dan peningkatan hidrofilitas dari Bahan matriks mempengaruhi penyerapan gastrointestinal dalam arti positif (Reis *et al*, 2006, 2: 8).

Keuntungan utama dari nanopartikel adalah stabilitas dan penyimpanan jangka panjang. Ukuran partikel dan karakteristik permukaan nanopartikel dapat dengan mudah dimodifikasi untuk penghantaran obat terkontrol dan ditargetkan. Ukuran nano menyebabkan meningkatnya kelarutan, pengurangan dosis melalui peningkatan penyerapan bahan aktif. Nanopartikel adalah sistem pengiriman yang efisien untuk pengiriman obat hidrofilik dan hidrofobik (Goyal *et al*, 2011, 45: 227).

Meskipun dengan banyak keunggulan ini, nanopartikel dengan ukurannya yang kecil dan luas permukaan yang besar dapat menyebabkan agregasi membuat penanganan fisik sulit diatasi dalam bentuk cair dan serbuk serta membatasi *drug loading* dan pelepasan obat, membuat nanopartikel sangat reaktif dalam lingkungan selular, masalah praktis ini harus diselesaikan sebelum nanopartikel dapat digunakan secara klinis atau dibuat tersedia secara komersial (Ranjit *et al*, 2013, 4: 48).

Perkembangan terbaru nanopartikel sebagai sistem penghantaran obat, modifikasi permukaan, strategi *drug loading*, pelepasan terkontrol dan potensi aplikasi nanopartikel (Mohanraj, 2006, 5: 562).

### ***C. Pembuatan Nanopartikel***

Nanopartikel dapat dibuat dari berbagai bahan seperti protein, polisakarida dan polimer sintesis. Pemilihan matriks bahan tergantung pada banyak faktor seperti ukuran nanopartikel yang diinginkan, sifat obat, karakteristik permukaan, tingkat biodegradasi, biokompatibilitas dan toksisitas, profil pelepasan obat yang diinginkan, dan antigenisitas dari produk akhir (Mohanraj, 2006, 5: 562).

Teknik persiapan polimer nanopartikel harus dioptimalkan tergantung pada aplikasi tertentu. Untuk mencapai sifat-sifat yang menarik, metode persiapan sangat berperan penting. Oleh karena itu, sangat menguntungkan memilih teknik persiapan untuk mendapatkan polimer nanopartikel dengan sifat yang diinginkan untuk aplikasi tertentu. Teknik yang berbeda seperti polimerisasi, dispersi polimer atau gelasi ionik dan lainnya dapat digunakan (Yadav *et al*, 2012, 5: 17).

## 1. Dispersi polimer

Metode dispersi obat dalam polimer merupakan teknik yang umum digunakan untuk menyiapkan nanopartikel *biodegradable* dari poli (asam laktat) (PLA), poli (L-glycolide) (PLG), poli (L-laktida-co-glycolide) (PLGA) dan poli (cyanoacrylate) (PCA) (Yadav *et al*, 2012, 5: 17).

### a. Metode Penguapan Pelarut

Dalam metode ini, polimer dilarutkan dalam pelarut organik seperti diklorometan, kloroform atau etil asetat yang juga digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan obat hidrofobik, tetapi sekarang lebih dipilih etil asetat karena memiliki profil toksikologi yang lebih baik. Campuran polimer dan larutan obat tersebut kemudian diemulsifikasi dalam larutan yang mengandung surfaktan atau agen pengemulsi untuk membentuk emulsi minyak dalam air (o/w) (Mohanraj, 2006, 5: 563).

Metode ini membutuhkan kecepatan tinggi homogenisasi atau ultrasonikasi, diikuti dengan penguapan pelarut, baik dengan pengadukan magnetik kontinyu pada suhu kamar atau pada tekanan tereduksi. Ukuran partikel ditemukan dipengaruhi oleh jenis dan konsentrasi *stabilizer*, kecepatan *homogenizer* dan konsentrasi polimer (Yadav *et al*, 2012, 5: 17).

### b. Metode Difusi Pelarut

Metode difusi pelarut juga disebut metode perpindahan pelarut, membutuhkan pelarut polimer yang larut sebagian dalam air. Selain itu, metode ini

melibatkan mekanisme difusi murni, ukuran turun tiba-tiba dalam skala waktu milidetik selama ekstraksi pelarut dan pembentukan polimer nanopartikel. Umumnya, nanosfer diproduksi dengan teknik ini tetapi menambahkan sejumlah kecil minyak dalam fase organik dalam nanokapsul (Allouche, 2013: 40-41).

Enkapsulasi dilakukan dengan melarutkan polimer dalam pelarut yang sebagian larut air seperti propilena karbonat. Untuk menghasilkan pengendapan polimer dan pembentukan nanopartikel, perlu dilakukan difusi pelarut dari fase terdispersi dengan pengenceran. Fase polimer-air jenuh pelarut berupa emulsi dalam larutan yang mengandung stabilizer, menyebabkan pelarut berdifusi ke fase eksternal dan pembentukan nanosfer atau nanokapsul sesuai dengan rasio minyak untuk polimer. Pelarut dihilangkan dengan penguapan atau penyaringan sesuai dengan titik didihnya. Teknik ini mempunyai beberapa keuntungan, seperti efisiensi enkapsulasi tinggi (umumnya > 70%), tidak perlu homogenisasi, kesederhanaan, dan distribusi ukuran yang sempit. Kekurangannya adalah volume air yang tinggi untuk dihilangkan dari suspensi dan kebocoran obat yang larut dalam air ke dalam fase eksternal jenuh air selama emulsifikasi, mengurangi efisiensi enkapsulasi, sehingga hanya efektif dalam enkapsulasi obat lipofilik (Reis *et al*, 2006, 2: 13).

### **c. Metode *Salting Out***

*Salting out* didasarkan pada pemisahan pelarut larut air dari larutan melalui efek *salting out*. Prosedur *salting out* dapat dianggap sebagai modifikasi emulsifikasi/difusi pelarut. Polimer dan obat awalnya terlarut dalam pelarut seperti aseton, yang

kemudian menjadi emulsi gel yang mengandung agen *salting out* (elektrolit, seperti magnesium klorida, kalsium klorida, dan magnesium asetat, atau non-elektrolit seperti sukrosa) dan *stabilizer* seperti polivinil atau hidroksi etil selulosa. Emulsi minyak/ air ini diencerkan dengan air atau larutan berair untuk meningkatkan difusi aseton ke dalam fase air, sehingga mendorong pembentukan nanosfer. Pemilihan *salting out* penting karena dapat mempengaruhi efisiensi enkapsulasi obat. Kedua pelarut dan agen *salting out* kemudian dihilangkan dengan filtrasi *cross-flow*. Keuntungan utama dari metode *salting out* adalah memudahkan enkapsulasi protein dan tidak memerlukan peningkatan suhu. Kelemahannya tidak efektif untuk obat-obat lipofilik (Reis *et al*, 2006, 2: 14).

#### **d. Metode Fluida Superkritis**

Metode fluida superkritis merupakan alternatif untuk menjaga keamanan lingkungan dan dapat menguntungkan pada proses pembuatan partikel dengan kemurnian tinggi tanpa hasil sampingan dari pelarut (Soppimath *et al*, 2001: 3). Dalam teknik ini, obat dan polimer yang dilarutkan dalam cairan superkritis, dan larutan diperluas melalui *nozzle*. Cairan superkritis diupkan dalam proses penyemprotan, dan partikel zat terlarut akhirnya mengendap. Teknik ini bersih, karena zat terlarut diendapkan sehingga bebas pelarut. Hal ini juga memberikan keuntungan yakni cocok untuk teknologi dan sifat biofarmasi dengan kualitas tinggi. Namun, membutuhkan biaya yang tinggi untuk peralatan, dan tekanan operasi tinggi membutuhkan peralatan bertekanan tinggi. Selain itu, kompresi cairan superkritis

memerlukan langkah-langkah daur ulang yang rumit untuk mengurangi energi, sehingga sangat sulit untuk membubarkan zat yang sangat polar dalam superkritis CO<sub>2</sub> (Reis *et al*, 2006, 2: 16).

#### **e. Metode Nanopresipitasi**

Nanopresipitasi juga disebut metode perpindahan pelarut yang melibatkan pengendapan polimer dari larutan organik dan difusi pelarut organik dalam medium berair dengan ada atau tidak adanya surfaktan. Polimer yang umum digunakan adalah PLA, dilarutkan dalam pelarut yang bercampur dengan air dari polaritas menengah, yang mengarah kepengendapan nanosfer, dan memungkinkan persiapan nanokapsul ketika sejumlah kecil minyak nontoksik bergabung dalam fase organik. Metode ini pada dasarnya berlaku untuk obat lipofilik karena pencampuran pelarut dengan fase berair, dan bukan cara yang efisien untuk menjerap obat yang larut dalam air (Yadav *et al*, 2012, 5: 17).

#### **f. Metode Dialisis**

Metode ini sederhana dan efektif yakni polimer dilarutkan dalam pelarut organik dan ditempatkan di dalam tabung dialisis dengan berat molekul yang tepat terputus. Perpindahan pelarut dalam membran diikuti oleh agregasi progresif polimer akibat hilangnya kelarutan dan pembentukan suspensi homogen nanopartikel. Mekanisme pembentukan polimer nanopartikel dengan metode dialisis tidak sepenuhnya dipahami saat ini. Diduga mungkin didasarkan pada mekanisme yang sama dengan nanopresipitasi (Yadav *et al*, 2012, 5: 19).

## 2. Polimerisasi Monomer

Untuk mencapai sifat yang diinginkan untuk aplikasi tertentu, polimer nanopartikel yang cocok harus dirancang, dapat dilakukan selama polimerisasi monomer. Proses untuk produksi polimer nanopartikel melalui polimerisasi monomer dibahas di bawah ini (Yadav *et al*, 2012, 5: 19).

### a. Polimerisasi emulsi

Polimerisasi emulsi adalah salah satu metode tercepat dan mudah untuk persiapan nanopartikel. Metode ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, berdasarkan penggunaan fase kontinu organik atau air. Metode untuk produksi nanopartikel, surfaktan atau pelindung polimer larut digunakan untuk mencegah agregasi pada tahap awal polimerisasi (Reis *et al*, 2006, 5: 9). Berbagai jenis *stabilizer* yang biasa digunakan seperti dextran 70, dextran 40, dextran 10, poloxamer 188, poloxamer 184, poloxamer 273. Surfaktan yang digunakan adalah polisorbitat 20, 40, atau 80. Ukuran partikel dan berat molekul bergantung pada tipe dan konsentrasi *stabilizer* serta jenis surfaktan yang digunakan (Soppimath *et al*, 2001, 70: 4).

Metode ini kurang baik karena memerlukan pelarut organik toksik, surfaktan, monomer dan inisiator, yang harus dikeluarkan dari partikel. Sebagai akibat dari sifat *non biodegradable* polimer serta prosedur yang sulit, muncul alternatif pendekatan yang menarik yakni monomer dilarutkan dalam fase kontinu air, dan surfaktan atau pengemulsi tidak diperlukan. Pemisahan fase dan pembentukan partikel padat dapat terjadi sebelum atau setelah penghentian reaksi polimerisasi (Reis *et al*, 2006, 2: 9).

### **b. Polimerisasi Mikro-emulsi**

Metode ini adalah pendekatan baru dan efektif untuk mempersiapkan partikel polimer ukuran nano dan telah menarik perhatian yang signifikan. Meskipun polimerisasi emulsi dan mikro-emulsi muncul serupa karena kedua metode dapat menghasilkan partikel polimer koloid dengan massa molar tinggi, tetapi sangat berbeda jika dibandingkan kinetis. Ukuran partikel dan jumlah rata-rata per rantai partikel dalam polimerisasi mikro-emulsi jauh lebih kecil (Yadav *et al*, 2012, 5: 19).

### **c. Polimerisasi Antarmuka**

Metode ini melibatkan langkah polimerisasi dua monomer reaktif yang masing-masing dilarutkan dalam dua tahap, dan reaksi berlangsung pada antarmuka dua cairan. Nanokapsul yang mengandung air dapat diperoleh dengan polimerisasi antarmuka monomer dalam mikro-emulsi air-minyak. Dalam sistem ini, polimer yang terbentuk secara lokal pada antarmuka air-minyak diendapkan untuk menghasilkan nanokapsul (Yadav *et al*, 2012, 5: 20).

### **d. Polimerisasi Radikal Terkontrol**


Keterbatasan utama dari polimerisasi radikal terkontrol adalah distribusi massa molar, fungsionalitas akhir dan arsitektur makromolekul. Keterbatasan ini disebabkan oleh reaksi terminasi yang tidak dapat dihindari. Munculnya baru-baru ini proses *Controlled* atau *Living Radical Polymerization (C/LRP)* telah membuka daerah baru menggunakan teknik polimerisasi tua. Pelaksanaan C/LRP sistem

tersebar air di industri penting, sehingga terbentuk polimer nanopartikel dengan ukuran partikel yang tepat dan kontrol distribusi ukuran (Yadav *et al*, 2012, 5: 20).

### 3. Metode Gelasi Ionik/ *Coaservation*

Polimer nanopartikel disusun dengan menggunakan polimer hidrofilik *biodegradable* seperti kitosan, gelatin dan natrium alginat. Metode ini melibatkan campuran dua larutan yaitu polimer kitosan dan polianion natrium tripolifosfat. Dalam metode ini, gugus amino bermuatan positif dari kitosan berinteraksi dengan muatan negatif tripolifosfat untuk membentuk *coacervates* dengan ukuran nanometer. *Coacervates* terbentuk sebagai hasil interaksi elektrostatik antara dua larutan, sedangkan gelasi ionik melibatkan bahan yang mengalami transisi dari cair menjadi gel (Mahajan *et al*, 2009, 4: 1022).

Para penulis telah menunjukkan modifikasi ukuran dan potensial zeta dari jumlah kopolimer. Misalnya, menggunakan alginat, gelasi biasanya dilakukan dalam kehadiran ion kalsium yang mengarah ke fase pra-gel yang kemudian distabilkan dengan polikation seperti polilisin atau kitosan. Sebuah fitur menarik dari nanopartikel kitosan yang diperoleh dari metode ini adalah kemampuan membengkak dan menyusut pada kekuatan ion atau variasi pH. Gelasi ionik adalah metode yang menawarkan keuntungan utama nanopartikel organik yang bebas pelarut dan persiapan yang relatif sederhana tetapi pengenceran tinggi membatasi hasil produksi partikel (Allouche, 2013: 54).



Gambar 2. Skema metode persiapan gelasi ionik

#### ***D. Pembuatan Nanopartikel dengan Ultrasonikasi***

Teknologi atomisasi ultrasonik memberikan keuntungan yang unik didasarkan pada dua fitur: kemampuannya untuk menghasilkan tetesan yang sangat kecil dari jangkauan ukuran diameter, dan kemampuannya untuk menerapkan tetesan pada substrat dengan target permukaan. Fitur-fitur ini memungkinkan transfer koefisien lebih unggul bila dibandingkan dengan teknologi pelapisan konvensional, memberikan pelapisan berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah (Riemer, 2011: 26).

Ultrasonikasi merupakan salah satu teknik paling efektif dalam pencampuran, proses reaksi, dan pemecahan bahan dengan bantuan energi tinggi. Ultrasonik intensitas tinggi dapat memberikan efek perubahan kimia dan fisika yang cukup luas karena memiliki energi yang cukup tinggi yang dapat diberikan ke zat lain dalam

waktu yang cukup singkat dengan tekanan yang tinggi. Efek fisika dari ultrasonikasi intensitas tinggi salah satunya emulsifikasi (Mason, 2002: 4).

Sejumlah teori dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana radiasi ultrasonik dapat memecahkan ikatan kimia. Semua teori sepakat bahwa kejadian utama dalam sonokimia adalah pembentukan, pertumbuhan, dan pemecahan gelembung yang terbentuk di dalam cairan. Tahap pertama yaitu pembentukan gelembung dalam bath sonikasi dengan daya  $0,3 \text{ W/cm}^2$ . Tahap kedua adalah pertumbuhan gelembung yang terjadi melalui difusi uap zat terlarut pada gelembung, dan tahap ketiga adalah pecahnya gelembung yang terjadi ketika ukuran gelembung mencapai nilai maksimumnya (Wahyono, 2010: 14-15).

Gelombang ultrasonik tidak secara langsung berinteraksi dengan molekul-molekul untuk menginduksi suatu perubahan kimia. Interaksi gelombang ultrasonik dengan molekul-molekul terjadi melalui perantara berupa cairan. Gelombang yang dihasilkan oleh tenaga listrik diteruskan oleh media cair ke medan yang dituju melalui fenomena kavitasi yang akan menyebabkan terjadinya temperatur dan tekanan lokal ekstrim dalam cairan dimana reaksi terjadi (Mason, 2002: 57).

#### **E. Pengaruh Karakteristik Nanopartikel**

Nanopartikel umumnya ditandai dengan ukuran, morfologi dan muatan permukaan, menggunakan teknik mikroskopis canggih seperti *scanning electron microscopy* (SEM), *transmission electron microscopy* (TEM) dan *atomic force microscopy* (AFM). SEM sangat berguna dalam menentukan bentuk keseluruhan dari

polimer nanopartikel, yang mungkin menentukan toksisitas mereka. Muatan permukaan nanopartikel mempengaruhi stabilitas fisik dan redispersibilitas dispersi polimer serta kinerja *in vivo* (Ranjit *et al*, 2013, 4: 51).

### 1. Ukuran Partikel

Distribusi ukuran partikel dan morfologi adalah parameter yang paling penting dalam karakterisasi nanopartikel. Mereka menentukan distribusi *in vivo*, nasib biologis, toksisitas dan kemampuan penargetan sistem nanopartikel. Selain itu, mereka juga dapat mempengaruhi *drug loading*, pelepasan obat dan stabilitas nanopartikel. Morfologi dan ukuran partikel diukur dengan mikroskop elektron. Aplikasi utama dari nanopartikel yakni dalam pelepasan obat dan penargetan obat. Telah ditemukan bahwa ukuran partikel mempengaruhi pelepasan obat. Partikel yang lebih kecil menawarkan luas permukaan yang lebih besar, sehingga sebagian besar obat yang dimuat akan terkena permukaan partikel yang menyebabkan pelepasan obat yang cepat (Ranjit *et al*, 2013, 4: 51).

Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa ukuran sub-mikron nanopartikel memiliki keunggulan dibandingkan mikropartikel sebagai sistem penghantaran obat. Umumnya nanopartikel memiliki serapan intraselular yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mikropartikel dan tersedia untuk jangkauan target biologis yang lebih luas karena ukurannya yang kecil (Mohanraj, 2006: 564).

Partikel yang lebih kecil juga memiliki risiko yang lebih besar membentuk agregasi partikel selama penyimpanan dan transportasi dispersi nanopartikel. Ini selalu menjadi

tantangan untuk merumuskan nanopartikel dengan ukuran sekecil mungkin namun stabilitas maksimum (Mohanraj, 2006, 5: 565).

## 2. Muatan Permukaan

Sifat dan intensitas muatan permukaan nanopartikel ini sangat penting karena menentukan interaksi dengan lingkungan biologis serta interaksi elektrostatik dengan senyawa bioaktif. Potensial ini merupakan ukuran tidak langsung dari muatan permukaan. Pengukuran potensial zeta memungkinkan untuk prediksi stabilitas penyimpanan dispersi koloid. Nilai potensial zeta yang tinggi, baik positif atau negatif, harus dicapai dalam rangka untuk memastikan stabilitas dan menghindari agregasi partikel. Luasnya permukaan hidrofobik dapat diprediksi dari nilai-nilai potensial zeta (Ranjit *et al*, 2013, 4: 52).

Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam penargetan obat oleh nanopartikel, sangat diperlukan untuk meminimalkan opsonisasi dan untuk memperpanjang sirkulasi nanopartikel *in vivo*. Hal ini dapat dicapai dengan (a) lapisan permukaan nanopartikel dengan hidrofilik polimer/surfaktan; (b) perumusan nanopartikel dengan kopolimer biodegradable dengan segmen hidrofilik seperti polietilen glikol (PEG), polietilen oksida, polyoxamer, poloxamin dan polisorbat 80 (Tween 80). Potensial zeta dari nanopartikel umumnya digunakan untuk mengkarakterisasi permukaan biaya properti nanopartikel (Mahajan *et al*, 2009, 1: 1023).

Nanopartikel dengan potensial zeta di atas (+/-) 30 mV telah terbukti stabil dalam suspensi, sebagai muatan permukaan yang mencegah agregasi partikel.

Potensial zeta juga dapat digunakan untuk menentukan apakah bahan aktif dienkapsulasi dalam nanokapsul atau teradsorpsi ke permukaan (Mohanraj, 2006, 5: 565).

### **3. Drug Loading**

Untuk mengembangkan sistem nanopartikel sukses, baik pelepasan obat dan polimer biodegradasi adalah faktor pertimbangan penting. Secara umum, pelepasan obat tergantung pada: (1) kelarutan obat; (2) desorpsi permukaan terikat/obat terserap; (3) difusi obat melalui nanopartikel matriks; (4) nanopartikel matriks erosi/degradasi; dan (5) kombinasi Proses erosi/difusi. Lapisan membran bertindak sebagai penghalang untuk melepaskan, oleh karena itu, kelarutan dan difusi obat dalam membran polimer menjadi faktor penentu dalam pelepasan obat ((Mahajan *et al*, 2009, 1: 1023).

Idealnya, sistem nanopartikel harus memiliki Kapasitas *drug loading* tinggi sehingga mengurangi jumlah bahan matriks. *Drug loading* dapat dilakukan dengan dua metode:


- a. *Incorporating*, memasukkan obat pada saat produksi nanopartikel (metode penggabungan).
- b. *Absorbing*, menyerap obat setelah pembentukan nanopartikel (adsorpsi / teknik penyerapan).

Efisiensi penyerapan obat sangat tergantung pada kelarutan atau dispersi obat dalam bahan matriks terkait dengan komposisi polimer, berat molekul, interaksi polimer obat dan adanya gugus ester atau karboksil (Ranjit *et al*, 2013, 4: 52).

### F. Kitosan


Kitosan merupakan polisakarida terdiri dari dua subunit dari D-glukosamin dan N-asetil-D-glucosamine yang terikat bersama oleh (1,4) rantai glikosidik dengan nama kimia (poli (1-4)-2-amino-2-deoksi-D-glukan). Gugus amina pada unit glukosamin dari kitosan merupakan bagian penting karena memberikan muatan positif yang tinggi dan sangat reaktif (Winarti, 2011: 205). Kitosan berbentuk serbuk atau serpihan, berwarna putih atau krem-putih dan berbau (Rowe, 2009: 159).

Kitosan biasanya diperoleh dengan deasetilasi kitin pada kondisi alkali. Kitin merupakan suatu biopolimer alami yang berasal dari cangkang krustasea seperti kepiting, udang dan lobster. Kitin juga ditemukan di beberapa mikroorganisme, ragi dan jamur. Meskipun kitin tidak larut dalam kebanyakan pelarut, kitosan larut dalam sebagian larutan asam organik pada pH kurang dari 6,5 termasuk format, asetat, tartrat namun tidak larut dalam asam fosfat dan sulfat (Sailaja *et al*, 2010, 1: 475).




Gambar 3. Struktur kitin (Dutta *et al*, 2004, 63: 20).

Kitosan menampilkan sifat menarik seperti biokompatibilitas, biodegradabilitas dan produk degradasi yang non-toksik, non-imunogenik dan non-karsinogenik. Oleh karena itu, kitosan dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti biomedis, pengolahan air limbah, membran fungsional dan flokulasi (Alves, 2008, 43: 402).



Gambar 4. Struktur kitosan (Joshi *et al*, 2012, 2: 64).

Tergantung pada derajat deasetilasi dan berat molekul, kitosan larut dalam larutan asam lemah yang menunjukkan karakter polikation. Sifat mekanik kitosan adalah mudah rapuh, maka dilakukan modifikasi dengan menggunakan zat pengikat silang. Modifikasi lainnya dengan penambahan hidrokoloid yaitu gom guar, alginat, CMC, dan gom xantan. Modifikasi ini meningkatkan kekuatan mekanik gel kitosan dan waktu pembentukan gel menjadi lebih cepat. Partikel kitosan dapat diperoleh dengan pengikatan silang menggunakan glutaraldehid. Kerugian dari metode ini adalah toksisitas dari glutaraldehid. Gelasi ionik (*poliionik coacervation*), di sisi lain dapat digunakan polianion yang tidak beracun, seperti NaTPP dengan mekanisme silang ionik. Natrium tripolifosfat berbentuk serbuk atau butir-butir halus berwarna putih (Hritcu, 2009, 33: 786).




Gambar 5. Struktur Natrium tripolifosfat (Hritcu, 2009, 33: 786).

### **G. Natrium Alginat**

Natrium alginat telah digunakan untuk mikroenkapsulasi obat, lebih kontras dengan teknik mikroenkapsulasi konvensional yang menggunakan sistem pelarut organik. Ini juga telah digunakan dalam pembentukan nanopartikel. Natrium alginat tidak berbau dan tidak berasa, bubuk berwarna putih pucat kekuningan-coklat (Rowe, 2009, 6: 622).

Natrium alginat terdiri terutama dari garam natrium dari asam alginat, yang merupakan keluarga polisakarida yang terdiri dari asam  $\alpha$ -L-guluronat dan residu asam  $\beta$ -D-manuronat. Alginat adalah anionik, polimer biodegradabel dan biokompatibel yang telah digunakan untuk sistem pengiriman mikrosfer dan liposom, serta berpotensi untuk digunakan dalam sistem pemberian oral mikro atau nanopartikel. Alginat telah banyak dimanfaatkan dalam farmasi industri untuk pelepasan obat terkontrol. Alginat adalah agen bermuatan negatif yang cocok dan dapat berinteraksi dengan kitosan yang bermuatan positif (Yurdasiper *et al*, 2012, 2: 705-707).



Gambar 6. Struktur Natrium alginat (Covaliu, 2009, 71: 54).

Alginat telah digunakan untuk memperbaiki struktur dasar dari kitosan melalui interaksi elektrostatik antara kelompok anion karboksilat alginat dan gugus kation amino kitosan membentuk kompleks poliiionik. Kitosan-alginat kompleks mengikis perlahan-lahan dalam buffer fosfat sehingga menyebabkan penekanan pelepasan awal obat (Ribeiro, 2005: 32).

Sebuah keuntungan lebih lanjut dari pengiriman ini sistem non-toksitas, yang memungkinkan administrasi diulang sebagai agen terapeutik. Kompleks kitosan-alginat melindungi enkapsulan, memiliki karakteristik biokompatibel dan biodegradable, dan membatasi pelepasan bahan, dikemas lebih efektif daripada alginat atau kitosan saja (Daisy chella *et al*, 2013, 6: 915) .

#### **H. Asiklovir**

Asiklovir merupakan antivirus dengan rumus kimia  $C_8H_{11}N_5O_3$  dan berat molekul yaitu 225,2. Pemerian asiklovir berupa serbuk berwarna putih. Asiklovir sukar larut dalam air, sangat sukar larut dalam alkohol, mudah larut dalam dimetil

sulfoksida, dan larut dalam larutan encer hidroksida dari alkali dan asam mineral (Sweetman, 2009: 862).



Gambar 7. Struktur Asiklovir (Sweetman, 2009: 862).

## 1. Farmakologi

Asiklovir merupakan antivirus analog 2-deoksiguanosin yang aktif terhadap virus herpes simpleks tipe 1 dan tipe 2 serta melawan virus varicella-zoster. Asiklovir adalah suatu prodrug yang baru memiliki efek antivirus setelah dimetabolisme menjadi asiklovir trifosfat. Asiklovir trifosfat menghambat sintesis DNA virus dengan cara berkompetisi dengan 2-deoksiguanosin trifosfat sebagai substrat DNA polimerase virus. Jika asiklovir (bukan 2-deoksiguanosin) yang masuk ketahap replikasi DNA virus, sintesis berhenti (Louisa, 2009: 642).

Penyerapan asiklovir buruk di saluran pencernaan setelah pemberian dosis oral. Bioavailabilitas asiklovir oral hanya sekitar 10 sampai 20% karena kelarutannya rendah dalam air. Asiklovir mempunyai waktu paruh pendek (2,5 jam) sehingga bentuk sediaan oral harus diminum lima kali sehari, yang sangat tidak nyaman bagi pasien (Velmurugan, 2011, 2: 26).

Asiklovir saat ini dipasarkan sebagai kapsul (200 mg), tablet (200, 400 dan 800 mg) dan suspensi untuk pemberian oral, intravena injeksi dan salep topikal. Dalam ragam bentuk dosis, jumlah obat yang diserap sangat rendah (10-20 %) karena waktu tinggal pendek dari bentuk sediaan di tempat penyerapan. Akibatnya, sebagian besar obat diekskresikan dalam tinja (50-60 %) dalam bentuk tidak terserap. Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan bahwa peningkatan waktu tinggal di tempat penyerapan dapat meningkatkan penyerapan dan bioavailabilitas dari asiklovir (Yadav *et al*, 2011, 3: 441).

## **2. Uraian Penyakit**

Herpes simplex virus (HSV) adalah anggota dari keluarga herpes viridae, sebuah virus DNA. Ada dua jenis Herpes Simplex Virus (HSV) yaitu HSV tipe 1 dan tipe 2. HSV tipe 1 adalah virus herpes yang biasanya bertanggung jawab untuk luka dingin pada mulut, yang disebut demam lepuh. HSV tipe 2 adalah salah satu yang paling sering menyebabkan herpes genital. Infeksi menyebabkan luka yang menyakitkan pada alat kelamin baik pada pria maupun wanita. Saat ini perawatan yang tersedia untuk herpes simpleks yang konvensional yaitu tablet dan gel topikal untuk aplikasi pada wabah. Obat-obatan yang biasa digunakan untuk herpes simpleks adalah asiklovir (Bhosale *et al*, 2011, 1: 85).

## I. Tinjauan Agama

Islam adalah agama yang sempurna, agama yang memiliki ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, agama yang menggariskan metode kehidupan secara utuh. Islam adalah jalan hidup (*way of life*) yang mengantarkan seseorang yang mengikuti petunjuknya dengan baik dan benar untuk mencapai kebahagiaan hakiki, ketenangan, dan ketentraman hidup di dunia serta mendapatkan kenikmatan surga abadi di akhirat kelak. Islam mengajarkan pemeluknya untuk menyebarkan benih perdamaian, keamanan, dan keselamatan untuk diri sendiri, sesama manusia dan kepada lingkungan sekitarnya. (Mahfud, 2011: 6-7). Dalam QS Al-Ma'idah/5: 3 ditemukan penegasan tentang kesempurnaan ajaran islam.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ  
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ  
وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ  
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ  
غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang

jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Departemen Agama RI, 2002: 158).

Ayat ini menggunakan kata Ku-sempurnakan (*akmaltu*) untuk agama dan Ku-cukupkan (*atmamtu*) untuk nikmat-nikmat. Penulis kemukakan pemilihan *akmaltu* untuk agama memberi isyarat bahwa petunjuk-petunjuk agama yang beraneka ragam itu kesemuanya, dan masing-masingnya, telah sempurna. Adapun nikmat, ia dicukupkan, misalnya kesehatan, kekayaan, keturunan, kedudukan, dan lain-lain (Shihab, 2002: 27–28). Ayat ini menjelaskan bahwa Islam mencakup semua sisi yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, demikian tinggi, indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam, lingkungan hidup dan ilmu pengetahuan.

Di dalam al-Qur'an, Allah telah memerintahkan manusia untuk memikirkan dan mengkaji tanda-tanda penciptaan di sekitar mereka. Orang memikirkan hal-hal seperti inilah yang dinamakan orang berpikir dan dapat mencapai kesimpulan yang sangat bermakna setiap saat semenjak bangun tidur hingga kembali ke tempat tidur dan mengambil hikmah ataupun kesimpulan dari apa yang dipikirkannya.

Dalam QS Ali Imran/3: 190-191 Allah berfirman:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي  
 الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ  
 فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا  
 عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Departemen Agama, 2002: 109-110).

Hakikat yang ditegaskan pada ayat ini dan salah satu bukti kebenaran hal tersebut adalah mengundang manusia untuk berpikir, karena *Sesungguhnya dalam penciptaan*, yakni kejadian seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di *langit* atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti serta kejadian dan perputaran *bumi* pada porosnya, yang melahirkan *silih bergantinya malam dan siang* perbedaannya, baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya *terdapat tanda-tanda* kemahakuasaan Allah *bagi ulul albab*, yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni (Shihab, 2009: 370).

*Ulul albab* yang disebutkan pada ayat adalah *orang-orang*, baik laki-laki maupun perempuan, yang terus-menerus *mengingat Allah*, dengan ucapan dan atau hati dalam seluruh situasi dan kondisi saat bekerja atau istirahat, *sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring*, atau bagaimanapun *dan mereka memikirkan tentang penciptaan*, yakni kejadian dan sistem kerja *langit dan bumi* dan setelah itu berkata sebagai kesimpulan: “*Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan alam raya dan segala isinya ini dengan sia-sia*, tanpa tujuan yang hak. Apa yang kami alami, atau lihat, atau dengar dari keburukan atau kekurangan. *Mahasuci Engkau dari semua itu*. Itu adalah ulah atau dosa dan kekurangan kami yang dapat menjerumuskan kami ke dalam siksa neraka *maka peliharalah kami dari siksa neraka* (Shihab, 2009: 372).

Di atas, terlihat bahwa objek zikir adalah Allah, sedang objek pikir adalah makhluk-makhluk Allah berupa fenomena alam. Ini berarti pengenalan kepada Allah lebih banyak didasarkan kepada kalbu, sedang pengenalan alam raya oleh penggunaan akal, yakni berpikir (Shihab, 2009: 373).

Dalam QS Az-Zumar/58: 11 Allah berfirman:

أَمَّنْ هُوَ قَبْلُ مَا تَجَازَىٰ ۚ وَمَا أَتَىٰهُ الْأَبَاطِيُّ إِلَّا خِرَةٌ وَرِجْوَاءُ ۗ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ



Terjemahnya:

(apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (Departemen Agama, 2002: ).

(Apakah orang) dibaca Amman, dan dapat dibaca Aman (yang beribadah) yang berdiri melakukan amal ketaatan, yakni salat (di waktu-waktu malam) di saat-saat malam hari (dengan sujud dan berdiri) dalam salat (sedangkan ia takut kepada hari akhirat) yakni takut akan azab pada hari itu (dan mengharapkan rahmat) yakni surga (Rabbnya) apakah dia sama dengan orang yang durhaka karena melakukan kekafiran atau perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Menurut qiraat yang lain lafal Amman dibaca Am Man secara terpisah, dengan demikian berarti lafal Am bermakna Bal atau Hamzah Istifham (Katakanlah, "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?") tentu saja tidak, perihalnya sama dengan perbedaan antara orang yang alim dan orang yang jahil. (Sesungguhnya orang yang dapat menerima pelajaran) artinya, man menerima nasihat (hanyalah orang-orang yang berakal) yakni orang-orang yang mempunyai pikiran (Tafsir Jalalain).

Ayat ini menjelaskan ilmu pengetahuan sangat penting arti dan perannya bagi kehidupan umat manusia. Orang yang berilmu diibaratkan sebagai orang yang hidup dan orang yang tidak berilmu diibaratkan sebagai orang yang mati. Orang yang berilmu laksana orang yang dapat melihat, dan orang yang tidak berilmu laksana orang yang buta (Mahfud, 2011: 182).

Allah swt. menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk (kejadian), diberinya akal, agar dia dapat memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, dan apa yang menjadi tugas manusia diciptakan. Manusia diciptakan di dunia ini berfungsi sebagai khalifah-Nya untuk memakmurkan bumi, memberdayakan alam raya, membangun peradaban, ketertiban dan ketentraman hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, manusia tidak akan merugi karena melakukan segala bentuk kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut akan bernilai pahala.

Sebagaimana firman Allah s.w.t pada QS Al Zalzalah/99: 7

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Terjemahnya:

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya (Departemen Agama, 2002: 600).

Kata *dzarrah* ada yang memahami dalam arti semut kecil pada awal kehidupannya atau kepala semut. Ada juga yang mengatakan bahwa debu yang beterbangan di celah matahari yang masuk melalui lubang atau jendela. Sebenarnya kata ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu terkecil sehingga menegaskan bahwa manusia akan melihat amal perbuatannya sekecil apapun amal itu (Shihab, 2009: 531).

Kata amal yang dimaksud adalah niat seseorang. Amal adalah penggunaan daya manusia dalam bentuk apapun. Ayat tersebut merupakan peringatan sekaligus



Hadis tersebut menunjukkan bahwa tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan obat yang diberikan sesuai dengan penyakitnya. Maka dari itu obat harus terus dicari dan dikaji dengan melakukan penelitian. Namun, islam menentang pengobatan versi dukun dan para tukang sihir, atau yang sering disebut dengan pengobatan alternatif. Sebaliknya islam sangat menghargai bentuk-bentuk pengobatan yang didasarkan oleh ilmu pengetahuan, penelitian, eksperimen ilmiah, dan hukum sebab-akibat.

Rasulullah *Sallallahu Alaihi Wasallam* merupakan teladan yang menunjukkan kepada kita bagaimana pengobatan yang baik. Pengobatan versi Beliau adalah pengobatan yang merujuk pada ilmu pengetahuan dan eksperimen. Penelitian harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan dilaporkan sesuai hasil yang diperoleh berdasarkan pemahaman yang benar.

Dalam kitab ilmu jilid (3) hadis 49 *Shahih al-Bukhari* hadis 105 yang berbunyi bahwa:

رَقَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ أَنَسٌ إِنَّهُ  
 مٌ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ  
 لِي كَذَّبْتَعْلَمِيَّتِي وَأَمْتَعَدَهُ مِنَ النَّارِ (رواه البخاري)

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami *Abu Ma'mar* berkata, telah menceritakan kepada kami *'Abdul Warits* dari *'Abdul 'Aziz* berkata, *Anas* berkata, "Beliau melarangku untuk banyak menceritakan hadits kepada kalian karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa sengaja berdusta kepadaku (atas namaku), maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka." (HR. Al-Bukhariy, *kitab al-'ilm*, hadis no.105).



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian ekperimental laboratorik untuk menghasilkan nanokapsul tersalut kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat dan penambahan surfaktan nonionik tween 80 dengan karakteristik yang baik.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasetika, Laboratorium Kimia Farmasi, dan Laboratorium Mikrobiologi Farmasi FIKES UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Biofarmaka Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin, Laboratorium Mikrostruktur Jurusan Fisika Universitas Negeri Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan eksperimentatif yaitu pengumpulan data berdasarkan hasil dari eksperimen yang dilakukan.

### C. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Pembuatan Nanopartikel

##### a. Rancangan Formula

Tabel 1. Rancangan Formula

Bahan	Formula (%)		
	A	B	C
Kitosan	1,5	1,75	2,0
Natrium Alginat	0,75	0,625	0,5
Asiklovir	0,8	0,8	0,8
Natrium Tripolifosfat	5,0	5,0	5,0
Tween 80	3,0	3,0	3,0

##### b. Pembuatan Nanopartikel Asiklovir dengan Metode Gelasi Ionik

Sebanyak berturut-turut untuk formula A, B, dan C masing-masing 133 ml kitosan 1,5% (b/v), 114 ml kitosan 1,75% (b/v), dan 100 ml kitosan 2% (b/v) dilarutkan dalam larutan asam asetat 1% dalam labu erlenmeyer kemudian ditambahkan masing-masing 38 ml natrium alginat 0,50% (b/v), 0,625% (b/v), 0,75% (b/v) kemudian diaduk dengan *homogenizer* kecepatan 10.000 rpm. Setelah homogen ditambahkan 125 ml asiklovir 0,8% (b/v) dan 23 ml natrium tripolifosfat 5% (b/v) lalu dihomogenkan dengan *homogenizer* selama 60 menit dengan kecepatan 24.000 rpm kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit tween-80 3% (b/v) sebanyak 5 ml,

selanjutnya disonikasi dengan sonikator frekuensi 30 Hz selama 60 menit. Setelah itu, dilakukan sentrifugasi selama 60 menit dengan kecepatan 5.000 rpm hingga terpisah antara residu dan supernatan. Residu yang didapatkan kemudian dikeringkan sehingga diperoleh sampel dalam bentuk serbuk.

## **2. Pengamatan Bentuk dan Ukuran Nanopartikel**

Diamati bentuk dan ukuran nanopartikel menggunakan *Scanning Electron Microscope (SEM)*.

## **3. Penentuan Kadar Obat dalam Nanokapsul**

### **a. Pembuatan Larutan Dapar Fosfat pH 7,4 (Dirjen POM. 1979: 755)**

Dicampurkan 250 ml kalium dihidrogen fosfat 0,2 M dengan 195,5 ml natrium hidroksida 0,2 N, diencerkan dengan air bebas karbondioksida hingga 1000 ml.

### **b. Pembuatan Larutan Baku Asiklovir**

Ditimbang seksama 100,0 mg asiklovir, dimasukkan kedalam labu tentuukur 100 ml, dilarutkan dalam 100,0 ml dapar fosfat pH 7,4 disertai pengadukan, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi 1000,0 bpj.

### **c. Pembuatan Kurva Baku Asiklovir**

Dipipet larutan baku (1000 bpj) sebanyak 2,0 ml; 3,0 ml; 4,0 ml; masing-masing dimasukkan dalam labu tentuukur 10,0 ml; dan sebanyak 3,0 ml; 4,0 ml masing-masing dimasukkan dalam labu tentuukur 5 ml, ditambahkan dapar fosfat pH 7,4 sampai batas tanda, dihomogenkan. Diperoleh larutan dengan konsentrasi 200,0

bpj; 300,0 bpj; 400,0 bpj; 600,0 bpj; 800,0 bpj. Kemudian diukur serapannya secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh dan sebagai blangko digunakan dapar fosfat pH 7,4.

d. Penetapan Kadar Obat dalam Nanokapsul

Disaring supernatan yang telah diperoleh setelah proses sentrifugasi dan dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 7,4 dalam labu tentukur 100 ml untuk formula B, dalam labu tentukur 250 ml untuk formula A dan C. Dipipet 2 ml dari larutan tersebut, dicukupkan volumenya hingga 10 ml, ditentukan kadarnya secara spektrofotometri pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh dari percobaan sebelumnya. Dibuat pula larutan blangko dengan menggunakan dapar fosfat pH 7,4.

Efisiensi enkapsulasi obat ditentukan berdasarkan rumus:

$$\% EE = \frac{a(\mu\text{g/ml}) - b(\mu\text{g/ml})}{a(\mu\text{g/ml})} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Konsentrasi awal asiklovir

b = Konsentrasi asiklovir bebas (supernatan)

**D. Validasi dan Reliabilitas Instrumen**

Alat ukur yang digunakan untuk penentuan kadar adalah spektrofotometer UV-Vis. Validasi metode dijaga dengan pembuatan kurva baku menggunakan baku pembanding. Reliabilitas dijaga dengan melakukan pengulangan hingga tiga kali pengukuran untuk konsentrasi yang sama.

## ***E. Instrumen Penelitian***

### **1. Alat-alat yang digunakan**

Alat penelitian yaitu alat-alat gelas (Pyrex<sup>®</sup>), blender (National<sup>®</sup>), *homogenizer* (Heidolph<sup>®</sup>), kertas saring, kertas pH universal (Macherey Nagel<sup>®</sup>), *Scanning Electron Microscope* (Burker<sup>®</sup>), sentrifuge (Hettich<sup>®</sup>), spektrofotometer UV-Vis (Genesys<sup>®</sup>), sonikator (Elma<sup>®</sup>), dan timbangan analitik (Heidolph<sup>®</sup>).

### **2. Bahan-bahan yang digunakan**

Bahan penelitian yaitu air suling, aluminium foil, asam asetat 1 %, asam klorida 1 N, asiklovir (*PT. Kalbe Farma*<sup>®</sup>), kalium dihidrogen fosfat, kitosan (*PT. Biotech Surindo*<sup>®</sup>), natrium alginat, natrium hidroksida, natrium tripolofospat, dan tween-80.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Kurva Baku Asiklovir

Pembuatan kurva baku Asiklovir dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang maksimum 297 nm. Kurva baku Asiklovir dalam pelarut dapar fosfat pH 7,4 menunjukkan hubungan linear antara absorbansi (y) dengan konsentrasi (x). Persamaan regresi linear kurva baku memberikan nilai  $R^2 = 0,999$  dengan grafik dibawah ini:



Gambar 8. Kurva Baku Asiklovir

## 2. Karakteristik Nanokapsul

### a. Efisiensi Enkapsulasi Nanokapsul

Tabel 2. Hasil Penyalutan Asiklovir dalam Nanokapsul

Formula	Asiklovir (%)	Kitosan (%)	Na.Alginat (%)	Na.TPP (%)	Efisiensi Enkapsulasi (%)
A	0,8	1,5	0,75	5	58,5
B	0,8	1,75	0,625	5	87,25
C	0,8	2	0,5	5	55,25

### b. Morfologi Nanokapsul

Nanokapsul yang dihasilkan memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan tabel dibawah ini:

Tabel 3. Morfologi Nanokapsul

Formula	Bentuk	Ukuran
A	Tidak beraturan	550 nm - 15438 nm
B	Tidak beraturan	200 nm - 4500 nm
C	Tidak beraturan	950 nm - 15700 nm

## **B. Pembahasan**

Sistem penghantaran obat nanoteknologi telah dilaporkan untuk meningkatkan khasiat obat, bioavailabilitas, mengurangi toksisitas dan meningkatkan kepatuhan pasien dengan menargetkan sel-sel dan jaringan untuk menghasilkan khasiat farmakologi yang diinginkan (Kaur, 2011: 1227). Nanopartikel dibedakan menjadi dua macam yakni nanosfer dan nanokapsul. Nanosfer merupakan partikel matriks dengan karakter yang benar-benar padat dan obat tersebar di seluruh partikel sedangkan nanokapsul terdiri dari inti cair yang dikelilingi oleh *shell* padat organik dan obat terselut dalam inti (Allouche, 2013: 28).

Ukuran nanopartikel memberikan sejumlah keuntungan yang berbeda dari mikropartikel, termasuk daya serap intraselular yang relatif lebih tinggi dibandingkan mikropartikel. Namun, dengan ukuran yang sangat kecil maka nanopartikel memiliki kecenderungan untuk kembali saling beragregasi satu dengan lainnya membentuk material seperti semula yang dapat membatasi enkapsulasi dan pelepasan obat sehingga dibutuhkan polimer sebagai agen penyalut (Ranjit *et al*, 2013, 4: 48).

Dalam formulasi ini, nanokapsul dibuat dengan metode gelasi ionik yang melibatkan campuran dua larutan yaitu polimer kitosan dan polianion natrium tripolifosfat. Dalam metode ini, gugus amino bermuatan positif dari kitosan berinteraksi dengan muatan negatif tripolifosfat untuk membentuk *coacervates* dengan ukuran nanometer (Mahajan *et al*, 2009, 4: 1022). Gelasi ionik adalah metode

yang menawarkan keuntungan utama nanopartikel organik yang bebas pelarut dan persiapan yang relatif sederhana (Allouche, 2013: 54).

Sifat mekanik kitosan adalah mudah rapuh, maka dilakukan modifikasi dengan menggunakan zat pengikat silang. Modifikasi lainnya dengan penambahan hirokoloid yaitu gom guar, alginat, CMC, dan gom xantan. Modifikasi ini meningkatkan kekuatan mekanik gel kitosan dan waktu pembentukan gel menjadi lebih cepat. Partikel kitosan dapat diperoleh dengan pengikatan silang menggunakan polianion yang tidak beracun seperti NaTPP dengan mekanisme silang ionik (Hritcu, 2009, 33: 786). Penambahan tween 80 berfungsi sebagai surfaktan untuk menurunkan tegangan permukaan dan mencegah terjadinya gumpalan dalam suspensi sehingga proses pemecahan partikel akan lebih efektif (Sugita, 2010, 14: 108).

Pengecilan ukuran partikel dari formula yang telah terbentuk dilakukan dengan bantuan proses sonikasi. Sonikasi adalah metode pengolahan yang sangat efektif dalam aplikasi bahan ukuran nano. Secara umum, kavitasi ultrasonik dalam cairan dapat meningkatkan polimerisasi dan depolimerisasi ion reaksi dengan mendispersikan agregat sementara atau secara permanen memecah ikatan kimia dalam polimer rantai serta menghasilkan material dispersi dari ukuran mikron atau ukuran nano yang seragam (Heilscher, 2005: 1).

Radiasi ultrasonik dapat memecah ikatan kimia melalui tiga tahapan yaitu pembentukan, pertumbuhan, dan pemecahan gelembung yang terbentuk di dalam cairan. Tahap pertama yaitu pembentukan gelembung dalam bath sonikasi dengan


daya  $0,3 \text{ W/cm}^2$ . Tahap kedua adalah pertumbuhan gelembung yang terjadi melalui difusi uap zat terlarut pada gelembung, dan tahap ketiga adalah pecahnya gelembung yang terjadi ketika ukuran gelembung mencapai nilai maksimumnya. Gelombang ultrasonik tidak secara langsung berinteraksi dengan molekul-molekul untuk menginduksi suatu perubahan kimia. Interaksi gelombang ultrasonik dengan molekul-molekul terjadi melalui perantara berupa cairan. Gelombang yang dihasilkan oleh tenaga listrik diteruskan oleh media cair ke medan yang dituju melalui fenomena kavitasi (Wahyono, 2010: 14-15).

Sentrifugasi formula dengan kecepatan 5000 rpm akan mengendapkan partikel yang telah terbentuk dan terpecah saat proses sonikasi sehingga diperoleh residu yang mengandung nanokapsul. Residu yang dihasilkan selanjutnya dikeringkan hingga diperoleh bentuk serbuk.

Serbuk nanokapsul yang dihasilkan dari tiap formula berbeda-beda. Hasil penimbangan serbuk nanokapsul dari formula A, B dan C berturut-turut adalah 2,2051 g; 2,7629 g; dan 3,1883 g. Perbedaan hasil ini disebabkan karena perbedaan konsentrasi kitosan dan natrium alginat yang digunakan. Peningkatan jumlah kitosan dan natrium alginat akan menyebabkan peningkatan bobot nanopartikel yang dihasilkan.

Pengamatan nanokapsul dilakukan dengan menggunakan SEM (*Scanning Electron Microscope*) berfungsi untuk mengidentifikasi morfologi permukaan, bentuk serta ukuran dari nanokapsul asiklovir yang telah terbentuk. Berdasarkan pengamatan

gambar pada pembesaran 2.000-10.000 kali didapatkan bentuk nanokapsul yang tidak seragam dengan ukuran yang berbeda-beda. Ukuran partikel yang tidak seragam diduga karena asiklovir tidak hanya masuk ke dalam matriks nanopartikel tetapi menempel dipermukaan nanopartikel.



Gambar 9. Jenis Penyalutan Obat dalam Nanopartikel, (Tiyaboonchai, 2003, 11: 53)

Berdasarkan hasil pengamatan, pada semua formula diperoleh bentuk yang tidak beraturan dengan ukuran partikel yang berbeda-beda. Pada formula A dengan konsentrasi kitosan terkecil (1,5%) diperoleh ukuran partikel 550 nm - 15438 nm, formula B dengan konsentrasi kitosan sedang (1,75%) diperoleh ukuran partikel 200 nm - 4500 nm, sedangkan pada formula C dengan konsentrasi kitosan terbesar (2%) diperoleh ukuran partikel 950 nm - 15700 nm. Ukuran partikel besar pada formula C disebabkan karena konsentrasi kitosan yang digunakan merupakan konsentrasi tertinggi sehingga banyak ikatan silang yang terbentuk antara kitosan dan NaTPP maka kekuatan mekanik matriks kitosan akan meningkat sehingga partikel menjadi semakin kuat dan keras, serta semakin sulit untuk terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Begitu pula pada formula A, walaupun konsentrasi kitosan yang digunakan merupakan konsentrasi terkecil, namun natrium alginat yang merupakan

hidrokoloid alam digunakan pada konsentrasi tinggi sehingga dapat meningkatkan kekuatan mekanik dari gel kitosan dan sulit untuk dipecah. Dalam formulasi ini telah terbentuk nanopartikel sesuai dengan pengertian nanopartikel yang dijelaskan oleh (Allouche, 2013: 28) bahwa nanopartikel didefinisikan sebagai partikel dispersi atau partikel padat dengan ukuran di kisaran 10-1000 nm.

Metode pengendapan partikel dengan sentrifugasi hanya maksimum menggunakan kecepatan 5000 rpm sehingga nanopartikel yang dihasilkan masih merupakan campuran partikel berukuran nano dengan partikel berukuran mikro. Adanya partikel yang berukuran mikro disebabkan karena frekuensi yang digunakan pada saat proses sonikasi masih rendah sehingga pemecahan partikel menjadi tidak efektif.

Efisiensi enkapsulasi asiklovir dilakukan dengan mengukur supernatan hasil sentrifugasi yang merupakan asiklovir bebas atau tidak terjerap dengan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang maksimum 297 nm. Kadar asiklovir yang terenkapsulasi dapat diketahui dengan mengurangi konsentrasi awal asiklovir dengan konsentrasi asiklovir bebas berdasarkan nilai absorban supernatan yang diukur kemudian dibagi dengan konsentrasi awal asiklovir. Efisiensi menggambarkan banyaknya asiklovir yang tersalut didalam nanopartikel. Mengetahui efisiensi penyalutan sangatlah penting dalam bidang farmasi terutama untuk sistem penghantaran obat ke dalam tubuh karena dengan adanya nilai efisiensi maka dapat dilihat kemampuan penyalut nanopartikel dalam membawa asiklovir ke dalam tubuh.

Dari hasil perhitungan didapatkan nilai efisiensi enkapsulasi dari formula A, B dan C berturut-turut adalah 58,5%; 87,25% dan 55,25%. Perbedaan efisiensi enkapsulasi dari tiap formula disebabkan karena perbedaan konsentrasi penyalut yang digunakan. Pada formula A, konsentrasi kitosan rendah menyebabkan membran kitosan pada permukaan nanopartikel tipis sehingga efisiensi enkapsulasi rendah. Dalam bentuk hidrogel, konsentrasi natrium alginat yang tinggi dapat bertindak sebagai penghalang difusi obat ke dalam penyalut (Jin *et al*, 2009, 4: 218). Sedangkan pada formula C, konsentrasi kitosan yang digunakan tinggi (2%) menghasilkan gel yang sulit ditembus oleh asiklovir sehingga asiklovir kebanyakan tidak terjebak dalam inti melainkan hanya dapat menempel pada dinding matriks dan sangat mudah terlepas dalam cairan. Vandenberg menyatakan bahwa konsentrasi kitosan dan konsentrasi alginat yang tinggi mempunyai sifat sangat kental dalam media gelas sehingga menghalangi proses enkapsulasi BSA dalam studi mikrosfer kitosan-alginat. Pembentukan nanopartikel pada beberapa produk hanya mungkin terjadi pada konsentrasi kitosan dan NaTPP tertentu (Xu *et al*, 2003: 220). Formula B merupakan konsentrasi optimum untuk menyalut asiklovir dengan konsentrasi penyalut kitosan 1,75%, natrium alginat 0,625% dan natrium tripolifosfat 5% dengan efisiensi penyalutan yang paling baik.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

1. Formula dengan konsentrasi kitosan rendah dan konsentrasi natrium alginat tinggi atau sebaliknya menghasilkan efisiensi enkapsulasi asiklovir yang rendah. Perbandingan kitosan-alginat yang dipaut silang dengan natrium tripolifosfat pada formula B merupakan konsentrasi optimum yang menghasilkan efisiensi enkapsulasi terbesar yaitu 87,25%.
2. Formula B dengan konsentrasi kitosan 1,75 %, natrium alginat 0,625 %, dan natrium tripolifosfat 5 % menghasilkan karakteristik nanokapsul yang paling baik dengan ukuran partikel terkecil 200 nm dan terbesar 4500 nm.
3. Islam menganjurkan untuk melakukan pengobatan berdasarkan konsep ilmu pengetahuan yang telah teruji.

#### ***B. Implikasi Penelitian***

1. Perlu dilakukan pengukuran TEM (*Transmission Electron Microscopy*) untuk memperoleh data lebih spesifik tentang ukuran nanopartikel yang dihasilkan.
2. Perlu dilakukan pengujian mekanisme pelepasan zat aktif secara *in vitro*.
3. Perlu dilakukan penelitian dengan konsentrasi penyalut yang lebih bervariasi sehingga diperoleh hasil yang lebih maksimal.

**KEPUSTAKAAN**

- Agnihotri, Sunil A.; Nadagouda N. Mallikarjuna; Tejraj M. Aminabhavi. Recent Advances on Chitosan-Based Micro and Nanoparticles in Drug Delivery. *Journal of Controlled Release* 100, (2004): h. 5-28.
- Al-Bukhariy, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardazbah al-Jafi. [tth.]. *Shahih al-Bukhari*, Jilid VII, Maktabah wa athba'ah. Semarang: Karya Toha Putra.
- Allouche, Joachim. *Synthesis of Organic and Bioorganic Nanoparticles: An Overview of The Preparation Methods*. France. 2013.
- Alves, N. M.; J. F. Mano. Chitosan Derivatives Obtained By Chemical Modifications for Biomedical and Environmental Applications. *International Journal of Biological Macromolecules* 43 (September 2008): h. 401-414.
- Bhosale, U.V. and V. Kusum Devi. Preparation and In Vitro Evaluation of Acyclovir Loaded Eudragit<sup>®</sup> RLPO Nanoparticles as Sustained Release Carriers. *RGUHS Journal of Pharmaceutical Science* 1, Issue 1 (April-Juni 2011): h. 85-92.
- Bibi, Tahira; Madeha Aslam; and Vishnu Prabhakar. Nanocapsules-A Self-Assembly Approach Towards Future Medicine. *International Journal Of Technical Research and Applications* 1, Issue 4 (September-Oktober 2013): h. 11-18.
- Covaliu, Cristina Ileana, Cristian Matei, Adelina Ianculescu, Ioana Jitaru, Daniela Berger. Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> and CoFe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> Nanoparticles Stabilized in Sodium Alginate Polymer. *U.P.B. Sci. Bull., Series B* 71, Issue 4 (2009): h. 53-60.
- Darmawan, Dian Perdana. *Pengembangan Awal Sistem Pembawa Obat Polimerik Berbasis Nanopartikel*. Skripsi. Bandung: Jurusan Farmasi ITB. 2007.
- Dartiawati. *Perilaku Disolusi Nanokapsul Ketoprofen Tersalut Gel Kitosan-Alginat Secara In Vitro*. Skripsi. Bogor: IPB. 2011.
- Das, Ratul Kumar; Naresh Kasoju; Utpal Bora. Encapsulation of Curcumin in Alginat-Chitosan-Pluronic Composite Nanoparticles for Delivery to Cancer Cells. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine* 6 (2010): h. 153-160.

- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha. 2002.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi III*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. 1979.
- Departemen Kesehatan RI. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. 1995.
- Dutta, Kumar Pradip; Joydeep Dutta; and V.S. Tripathi. Chitin and Chitosan: Chemistry, Properties and Applications. *Journal of Scientific & Industrial Research* 63 (Januari 2004): h. 20-31.
- Ghosh, P.K. Hydrophilic Polymeric Nanoparticles As Drug Carriers. *Indian Journal of Biochemistry & Biophysic* 37 (Oktober 2000): h. 273-282.
- Goyal, Ashwani; Sandeep Kumar; Manju Nagpal; Inderbir Singh; and Sandeep Arora. Potential of Novel Drug Delivery Systems for Herbal Drugs. *Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research* 45, Issue 3 (Juli-September 2011): h. 225-235.
- Gupta, Ram B., Uday B. Kompella. *Nanoparticle Technology for Drug Delivery*. New York: Taylor & Francis Group. 2006.
- Hidayat, Dani. *Tafsir Jalalain*. Tasikmalaya: Pesantren Persatuan Islam 91. 2010.
- Hielscher, Thomas. *Ultrasonic Production Of Nano-Size Dispersions and Emultions*. Paris, France: ENS'05. 2005.
- Hritcu, Doina; Marcel I.Popa; Niculina Popa; Vasile Badescu; Vera Balan. Preparation and Characterization of Magnetic Chitosan Nanospheres. *Turk J Chem* 33 (2008): h. 785-796.
- Jin, Meixia, Yanping Zheng, Qiaohong Hu. Preparation and Characterization of Bovine Serum Albumin Alginate/Chitosan Microspheres for Oral Administration. *Asian Journal of Pharmaceutical Sciences* 4 (2009): h. 215-220.
- Joshi, Darshana P.; Nikunj K.Mehta; Jimish S.Shah; Umesh M.Upadhyay. Chitosan Nanospheres As Potential Carrier Delivery of Pharmaceutical API's. *International Journal of Pharaceutical Phytopharmacol Research* 2, no.1 (2012): h. 60-65.

- Kaur, Simar Preet; Rekha Rao; Afzal Hussain; Sarita Khatkar. Preparation and Characterization of Rivastigmine Loaded Chitosan Nanoparticles. *Journal of Pharmaceutical Science and Research* 3, no.5 (2011): h. 1227-1232.
- Kumari, S. Daisy Chella, C. B. Tharani, N\_Narayanan, C. Senthil Kumar. Formulation and Characterization of Methotrexate Loaded Sodium Alginate Chitosan Nanoparticles. *Indian Journal of Research in Pharmacy and Biotechnology* 6, (November-Desember 2013): h. 915-921.
- Kusum, V. Devi and Bhosale U.V. Formulation and Optimization of Polymeric Nano Drug Delivery System of Acyclovir Using  $3^2$  Full Factorial Design. *International Journal of PharmTech Research* 1 (Juli-September 2009): h. 644-653.
- Louisa, Melva dan Rianto Setiabudy. *Farmakologi dan Terapi*. Jakarta: Badan Penerbit FKUI. 2009.
- Mahajan, et al. Nanoparticles-Tremendous Therapeutic Potential. *International Journal of PharmTech Research* 4 (Oktober-Desember 2009): h. 1020-1027.
- Mahfud, Rois. *Al-Islam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2011.
- Mason, Ttimothi. J and P Lorimer. *Applied Sonochemistry Uses of Power Ultrasound in Chemistry and Processing*. Coventry Germany: University Priority. 2002.
- Mohanraj, V. J. and Y Chen. Nanoparticles. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research* 5 (Juni 2006): h. 561-573.
- Muslimin, Ashabul. *Hadith Bukhari Terjemahan*. <http://www.indoquran.com/id/> (Desember 2011).
- Patawari, A.Masrurah. *Optimasi Nanokapsul Nifedipin Tersalut Kitosan Alginat yang Dipaut Silang dengan Natrium Tripolifosfat*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin. 2013.
- Prabhakar, Vishnu; Tapan; Aarti Yadav; Rachna Ratan. Magic Bullets-Nanocapsules in Future Medicine. *International Journal of Pharma Sciences* 3, no. 4 (2013): h. 303-308.
- Ranjit, Konwar; Ahmad Abdul Baquee. Nanoparticle: An Overview of Preparation, Characterization and Application. *International Research Journal of Pharmacy* 4, no.4 (2013): h. 47-57.


- Reddy, P. Dwarakanadha; D. Swarnalatha. Recent Advances in Novel Drug Delivery Systems. *International Journal of PharmTech Research* 2, no. 3 (Juli-September 2010): h. 2025-2027.
- Reis, Catarina Pinto; Ronald J. Neufeld; Antonio J. Rebeiro; Francisco Veiga. Nanoencapsulation I. Methods for Preparation of Drug-Loaded Polymeric Nanoparticles. *Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine* 2 (2006): h. 8-21.
- Reverchon, Ernesto; Renata Adami; Stefano Cardea; Giovanni Della Porta. Supercritical Fluids Processing of Polymers for Pharmaceutical and Medical Applications. *Journal of Supercritical Fluids* 47 (2009): h. 484-492.
- Riemer, Joseph. Ultrasonic Spray Coating of Nanoparticles. *Global Solar Technology*, (Februari 2011): h. 26-28.
- Rowe, Raymond C, Paul J Sheskey and Marian E Quinn. *Handbook of Pharmaceutical Excipients Sixth Edition*. London: Pharmaceutical Press. 2009.
- Russo, Luigi, Francesco Colangelo, Raffaele Cioffi, Ilaria Rea and Luca De Stefano. A Mechanochemical Approach to Porous Silicon Nanoparticles Fabrication. *Open Access Materials ISSN* 4, (2011): h. 1023-1033.
- Sailaja, A Krishna; P Amareshwar; P Chakravarty. Chitosan Nanoparticles As A Drug Delivery System. *Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences* 1, Issue 3 (2010): h. 474-484.
- Selvaraj, S.; Saravanakumar. N; Karthikeyan. J; Deborah Evangeline. D; Lathamary. Rajendran N.N. Acyclovir Loaded Chitosan Nanoparticles for Ocular Delivery. *ISSN Scholars Research Library* 2, no.3 (2010): h. 420-431.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran* Volume 2. Cetakan I. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- . *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran* Volume 3. Cetakan I. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- . *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran* Volume 15. Cetakan I. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

- Soppimath, Kumares S.; Tejraj M. Aminabhavi; Anandrao R. Kulkarni; Walter E. Rudzinski. Biodegradable Polymeric Nanoparticles As Drug Delivery Devices. *Journal of Controlled Release* 70 (2001): h. 1-20.
- Sugita, Purwatiningsih; Laksmi Ambarsari; Yeni Arum Sari; Yogi Nugraha. Ketoprofen Encapsulation Optimization With Chitosan-Alginate Cross-Linked With Sodium Tripolyphosphate and Its Release Mechanism Determination Using In Vitro Dissolution. *IJRRAS* 14, no.1 (Januari 2013): h. 141-149.
- Sugita, Purwatiningsih; Naphaleni; Mersi Kurniati; dan Tuti Wukirsari. Enkapsulasi Ketoprofen dengan Kitosan-Alginat Berdasarkan Jenis dan Ragam Konsentrasi Tween 80 dan Span 80. *Makara Sains* 14, no.2 (November 2010): h. 107-112.
- Sweetman, Sean C. *Martindale The Complete Drugs Reference 36<sup>th</sup>*. London: Pharmaceutical Press. 2009.
- Tiyaboonchai, Waree. Chitosan Nanoparticles: A Promising System for Drug Delivery. *Nareseun University Journal* 11, no.3 (2003): h. 51-66.
- Vandenberg, G.W., Drolet, C., Scott, S.L., Noue, J.D., Factors Affecting Protein Release from Alginate-Chitosan Coacervate Microcapsules During Production and Gastric/Intestinal Simulation. *Journal Controlled Release* 77 (2001): h. 297-307.
- Vasir, Jaspreet K.; Maram K. Reddy; and Vinod D. Labhasetwar. Nanosystem in Drug Targeting: Opportunities and Challenges. *Current Nanoscience* 1, no.1 (2005): h. 47-64.
- Velmurugan, Sellappan and Senthil SP. Formulation and Characterization of Acyclovir Loaded Solid Lipid Nanoparticles. *International Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences* 2, no.3 (September 2011): h. 26-31.
- Wahyono, Dwi. *Ciri Nanopartikel Kitosan dan Pengaruhnya pada Ukuran Partikel dan Efisiensi Penyalutan Ketoprofen*. Skripsi. Bogor: ITB. 2010.
- Winarti, Lina; Ronny Martien and Sismindari. Formulation of Nanoparticles from Short Chain Chitosan As Gene Delivery System and Transfection Againsts T47D Cell Line. *Majalah Farmasi Indonesia* 22, no.3 (2004): h. 204-211.

- Xu, Yongmei, Yumin Du. Effect of Molecular Structure of Chitosan on Protein Delivery Properties of Chitosan Nanoparticles. *International Journal of Pharmaceutics* 250, (2003): h. 215-226.
- Yadav, Hemant K. S, et al. Different Techniques For Preparation of Polymeric Nanoparticles. *Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research* 5 (2012): h. 16-23.
- Yadav, S.; Jain S.; Prajapati S.; Motwani M.; Kumar S. Formulation and In Vitro and In Vivo Characterization of Acyclovir Loaded Mucoadhesive Microspheres. *Journal of Pharmaceutical Science and Technology* 3, no.1 (2011): h. 441-447.
- Yurdasiper, Aysu and Ferhan Sevgi. An Overview of Modified Release Chitosan, Alginat and Eudragit RS Microparticles. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research* 2, 3 (2010): h. 704-721.



### Lampiran 1. Skema Kerja Pembuatan Nanokapsul Asiklovir



Gambar 10. Skema Kerja Pembuatan Nanokapsul Asiklovir

**Lampiran 2. Absorbansi Asiklovir Untuk Pembuatan Kurva baku**

Tabel 4. Absorbansi asiklovir untuk pembuatan kurva baku

Konsentrasi (ppm)	Absorban
200	0,225
300	0,304
400	0,403
600	0,606
800	0,793

Dari tabel (4) diperoleh kurva baku asiklovir yang menunjukkan hubungan linear antara absorbansi (y) dan konsentrasi (x) dengan persamaan regresi  $y = 0,001 x + 0,023$ .

**Lampiran 3. Absorbansi Supernatan Tiap Formula**

Tabel 5. Nilai absorbansi supernatan tiap formula

Formula	Absorbansi			Rata-rata
	I	II	III	
A	0,359	0,354	0,353	0,355
B	0,279	0,279	0,276	0,278
C	0,387	0,374	0,386	0,381

#### Lampiran 4. Perhitungan Efisiensi Enkapsulasi

##### a. Formula A

Disaring supernatan yang dihasilkan dari proses sentrifugasi dan dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 7,4 dalam labu tentukur 250 ml lalu diukur serapannya pada spektrofotometer diperoleh absorbansi sebesar 0,355 dan persamaan garis linear  $y = 0,001x + 0,023$  dengan  $y =$  absorbansi dan  $x =$  konsentrasi.

Dik: Volume supernatan = 208 ml @ 250 ml

Faktor pengenceran = 10 ml

Absorbansi = 0,355

Perhitungan kadar asiklovir bebas

$$y = 0,001 x + 0,023$$

$$0,355 = 0,001 x + 0,023$$

$$0,001 x = 0,355 - 0,023$$

$$x = 332 \mu\text{g/ml}$$

Perhitungan kadar terukur

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$2 \text{ ml} \cdot N_1 = 10 \text{ ml} \cdot 332 \mu\text{g/ml}$$

$$N_1 = 1660 \mu\text{g/ml}$$

Konsentrasi awal asiklovir

$$\frac{1000 \text{ mg}}{0,25 \text{ L}} = 4000 \text{ mg/L} = 4000 \mu\text{g/ml}$$

## Efisiensi Enkapsulasi

$$\begin{aligned} \% EE &= \frac{4000 \mu\text{g/ml} - 1660 \mu\text{g/ml}}{4000 \mu\text{g/ml}} \times 100 \% \\ &= 58,5 \% \end{aligned}$$

## b. Formula B

Disaring supernatan yang dihasilkan dari proses sentrifugasi dan dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 7,4 dalam labu tentukur 100 ml lalu diukur serapannya pada spektrofotometer diperoleh absorbansi sebesar 0,278 dan persamaan garis linear  $y = 0,001x + 0,023$  dengan  $y =$  absorbansi dan  $x =$  konsentrasi.

Dik:

$$\text{Volume supernatan} = 61 \text{ ml @ } 100 \text{ ml}$$

$$\text{Faktor pengenceran} = 10 \text{ ml}$$

$$\text{Absorbansi} = 0,278$$

Perhitungan kadar asiklovir bebas

$$y = 0,001 x + 0,023$$

$$0,278 = 0,001 x + 0,023$$

$$0,001 x = 0,278 - 0,023$$

$$x = 255 \mu\text{g/ml}$$

Perhitungan kadar terukur

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$2 \text{ ml} \cdot N_1 = 10 \text{ ml} \cdot 255 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

$$N_1 = 1275 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

Konsentrasi awal asiklovir

$$\frac{1000 \text{ mg}}{0,25 \text{ L}} = 4000 \text{ mg/L} = 4000 \text{ } \mu\text{g/ml}$$

Efisiensi Enkapsulasi

$$\begin{aligned} \% EE &= \frac{4000 \text{ } \mu\text{g/ml} - 1275 \text{ } \mu\text{g/ml}}{4000 \text{ } \mu\text{g/ml}} \times 100 \% \\ &= 87,25 \% \end{aligned}$$

c. Formula C

Disaring supernatan yang dihasilkan dari proses sentrifugasi dan dicukupkan volumenya dengan dapar fosfat pH 7,4 dalam labu tentukur 250 ml lalu diukur serapannya pada spektrofotometer diperoleh absorbansi sebesar 0,355 dan persamaan garis linear  $y = 0,001x + 0,023$  dengan  $y =$  absorbansi dan  $x =$  konsentrasi.

Dik:

$$\text{Volume supernatan} = 230 \text{ ml @ } 250 \text{ ml}$$

$$\text{Faktor pengenceran} = 10 \text{ ml}$$

$$\text{Absorbansi} = 0,381$$

Perhitungan kadar asiklovir bebas

$$y = 0,001 x + 0,023$$

$$0,355 = 0,001 x + 0,023$$

$$0,001 x = 0,355 - 0,023$$

$$x = 358 \mu\text{g/ml}$$

Perhitungan kadar terukur

$$V_1 \cdot N_1 = V_2 \cdot N_2$$

$$2 \text{ ml} \cdot N_1 = 10 \text{ ml} \cdot 358 \mu\text{g/ml}$$

$$N_1 = 1790 \mu\text{g/ml}$$

Konsentrasi awal asiklovir

$$\frac{1000 \text{ mg}}{0,25 \text{ L}} = 4000 \text{ mg/L} = 4000 \mu\text{g/ml}$$


Efisiensi Enkapsulasi

$$\% EE = \frac{4000 \mu\text{g/ml} - 1790 \mu\text{g/ml}}{4000 \mu\text{g/ml}} \times 100 \%$$

$$= 55,25 \%$$


**Lampiran 5. Foto Hasil SEM (*Scanning Electron Microscope*)**

## a. Formula A




Gambar 11. Foto Hasil SEM formula A

## b. Formula B




Gambar 12. Foto Hasil SEM formula B

## c. Formula C




## Lampiran 6. Foto Ukuran Nanokapsul

### a. Ukuran Nanokapsul pada Formula A




Gambar 14. Foto Ukuran Nanokapsul Formula A

## b. Ukuran Nanokapsul pada Formula B



Gambar 15. Foto Ukuran Nanokapsul Formula B


## c. Ukuran Nanokapsul pada Formula C



Gambar 16. Foto Ukuran Nanokapsul Formula C

**Lampiran 7. Foto Hasil Serbuk Nanokapsul**

Gambar 17. Foto Serbuk Nanokapsul Formula A




Gambar 18. Foto Serbuk Nanokapsul Formula B



Gambar 19. Foto Serbuk Nanokapsul Formula C

**Lampiran 8. Sertifikat Analisis Asiklovir**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**HASRIANI** , lahir di Pattallassang, Kab. Takalar pada tanggal 19 Juli 1992 , merupakan anak pertama dari pasangan H. Abdullah, S.E. dan Hj. Fatmawati, S.Pd., M.Pd. Pertama kali memasuki pendidikan formal di Sekolah Dasar Inpres Al-Qamar Bajeng, Takalar pada tahun 1998. Pada tahun 2004 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Takalar, tahun 2007 meneruskan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Takalar. Masuk Perguruan Tinggi tepatnya di Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2010 melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).

Selama menjalani masa kuliah, aktif sebagai pengurus di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Farmasi Periode 2011-2012, dan pernah menjadi asisten Laboratorium Teknologi Sediaan Farmasi II (2013) dan Kimia Farmasi Kualitatif (2013). “Jangan pernah berhenti bermimpi, karena suatu saat mimpi itu akan jadi kenyataan” itulah kalimat motivasinya.