

**STUDI KARAKTERISTIK MATERIAL AKUSTIK BERBAHAN
SANDWICH KERTAS KORAN DAN GABUS DENGAN PEREKAT SAGU**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains

Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh

ANDI ULFAYANTI

NIM: 60400112026


FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Gowa, 29 Agustus 2016

Penyusun

ANDI ULFAYANTI
NIM. 60400112026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Salawat dan salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad saw yang menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia, sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “**Studi Karakteristik Material Akustik Berbahan Sandwich Kertas Koran dan Gabus dengan Perekat Sagu**” dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan sembah sujud dan rasa hormat kepada kedua orang penulis yaitu ayahanda **Baso Come H.A Gau** dan ibunda **Hj. Naimah Nuking**. Terimakasih karena telah menjadi penyemangat utama bagi penulis, memberikan kasih sayang yang tiada henti, materi dan selalu memanjatkan doa disetiap shalatnya untuk keberhasilan penulis.

Selama penyusunan skripsi ini banyak hambatan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati berkat pertolongan dari Allah swt serta bantuan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan doa dan material, sebagai motivasi bagi penulis yang sangat berarti bagi penulis dengan rasa penuh keiklasan dan tulus, mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2015-2016.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc, Ph.D** selaku ketua jurusan dan selaku pembimbing II serta bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** selaku sekretaris jurusan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak **Iswadi, S.Pd., M.Si** selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk bimbingan dan arahnya.
5. Bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd**, ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc** dan ibu **Dr. Sohrah, M.Ag** selaku penguji I, penguji II dan penguji III atas semua bimbingan, saran serta nasehat yang diberikan.
6. Segenap bapak dan ibu dosen pengajar jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahan selama ini.
7. Saudaraku tersayang **Andi Ikbal Setiawan, S.E** yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan nasehat yang diberikan selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar dari ayah dan ibu terimakasih untuk doa dan semangat yang diberikan.
9. Sahabat-sahabatku di bangku kuliah **Susilas Tuti, Husnul Khatimah, S.Si, Indah Permatasari, S.Si, Nurhidayat, S.Si, Sri Nurahmani Desi, S.Si, Muldatulnia dan Asriyati** yang selalu menemaniku selama 4 tahun ini dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk **Kaharuddin, S.Si** yang senantiasa membantu saya dalam penelitian dan memberikan jalan keluar untuk aplikasi yang saya gunakan.

10. Terimakasih untuk kakanda tercinta **Nurul Azmi Ridha, S.Si** dan **Rifal Najering, S.Pd** yang selalu meluangkan waktu menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan serta memberikan saran untuk penelitian ini.
11. Terimakasih untuk kakak **Heru Arisandi, ST** selaku laboran di laboratorium Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang telah mengajarkan penggunaan alat uji modulus elastisitas dan modulus patah.
12. Terimakasih untuk Bapak **Muktar, ST., MT** dan Bapak **Munim, ST., MT** yang telah meminjamkan alat-alat yang saya butuhkan.
13. Terimakasih untuk **Nur Inayah, S.Pd** dan kakak **Jaelani** yang telah meminjamkan beberapa barang yang saya butuhkan.
14. Terimakasih untuk sahabat-sahabatku sewaktu SMP **Astri Novitasari, Quratul Aini Ridwan, Novita Rembang, Dewi Indira DJumat** yang selalu menemani saya mencari alat dan bahan penelitian yang saya butuhkan.
15. Sahabat-sahabatku sewaktu dibangku SMA **Ichsan Saputra, Andi Yusrita, Susi Sukaesi, Andi Liza Aulia, Andi Indah Juliarti, S.Pd, Wardah Sari, S.Pd, Yayan Hidayat, Wahyu Firmansyah** dan sahabat-sahabat lain.
16. Sahabat-sahabat KKN **Ari Wahyuni Husain, Nurul Qalby, Nurfatwa, Muhammad Zakaria, Andi Muhammad Yunus** dan **Aswandi**.
17. Teman-teman angkatan 2012 serta adinda-adinda jurusan fisika angkatan 2013, 2014, 2015 dan 2016 serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika (HMJ-F).

18. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu dan telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian studi, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas bantuanya.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan hasil penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan dari semua pihak dan mudah-mudahan skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Semoga Allah swt selalu meridhoi niat baik hambaNya. Amin.

Gowa, 29 Agustus 2016

Penulis

Andi Ulfayanti

NIM.60400112026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR SIMBOL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Ruang Lingkup	6
1.5 Manfaat penelitian	7
 BAB II TINJAUAN TEORETIS	
2.1 Bunyi	8

2.2 Kebisingan	14
2.3 Material akustik.....	19
2.4 Kertas koran	24
2.5 Gabus <i>styrofoam</i>	25
2.6 Modulus elastisitas (MoE)	26
2.7 Modulus patah (MoR)	27
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan tempat penelitian.....	29
3.2 Alat dan bahan	29
3.3 Prosedur kerja.....	32
3.4 Teknik analisis data	38
3.5 Bagan alir penelitian	38
3.6 Jadwal kegiatan penelitian.....	40
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Tahap pembuatan material akustik	41
4.2 Tahap pengambilan data	42
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

LAMPIRAN-LAMPIRAN	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>	<u>Perihal</u>	<u>Halaman</u>
2.1	Tingkat intensitas berbagai macam bunyi.....	13
2.2	Tingkat pendengaran karena kebisingan	16
2.3	Derajat ketulian berdasarkan ambang pendengaran manusia.....	17
2.4	Koefisien penyerapan bunyi beberapa material.....	20
2.5	Kandungan kimia kertas koran.....	24
2.6	Spesifikasi <i>styrofoam</i>	26
3.1	Pengukuran koefisien penyerapan bunyi setiap variasi ketebalan.....	35
3.2	Pengukuran koefisien penyerapan bunyi setiap variasi susunan material	35
3.3	Modulus elastisitas (MOE) Material Akustik.....	37
3.4	Modulus patah (MOR) Material Akustik.....	38
3.5	Jadwal kegiatan pelaksanaan penelitian.....	40

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Perihal	Halaman
4.1	Hubungan antara frekuensi (f) dengan koefisien penyerapan bunyi () setiap variasi ketebalan.....	43
4.2	Hubungan antara ketebalan (x) dengan koefisien penyerapan bunyi () pada frekuensi 2000 Hz.....	44
4.3	Hubungan antara frekuensi (f) dengan koefisien penyerapan bunyi () setiap variasi susunan material.....	46
4.4	Hubungan antara ketebalan sampel (d) dengan dengan modulus elastisitas (MoE)	48
4.5	Hubungan antara ketebalan sampel (h) dengan dengan modulus patah (MoR)	50

DAFTAR SIMBOL

- = Koefisien penyerapan bunyi
- I_0 = Intensitas bunyi sebelum melewati medium penyerap (dB)
- I = Intensitas bunyi setelah melewati medium penyerap (dB)
- x = Ketebalan medium penyerap (cm)
- MoE = Modulus of Elasticity (modulus elastisitas) (kg/cm^2)
- P = Selisih beban (kg)
- Y = Lenturan beban (cm)
- L = Jarak sangga (cm)
- d = Tebal sampel (cm)
- MoR= Modulus of Rupture (modulus patah) (kg/cm^2)
- P = Beban maksimum (kg)
- b = Lebar sampel (cm)
- h = Tebal sampel (cm)

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Perihal	Halaman
2.1	Sifat bunyi yang mengenai bidang.....	9
2.2	Bagian-bagian telinga.....	10
2.3	Penyerapan bunyi material akustik.....	19
2.4	<i>Glaswool</i>	21
2.5	<i>Gypsum board</i>	22
2.6	<i>QRD diffuser</i>	22
2.7	Koran.....	24
2.8	Gabus <i>styrofoam</i>	25
3.1	Pengujian koefisien penyerapan bunyi dengan variasi ketebalan.....	33
3.2	Pengujian koefisien penyerapan bunyi dengan variasi susunan material.....	34
3.3	Pengujian MoE.....	36
4.1	Material akustik dengan variasi ketebalan.....	42
4.2	Material akustik dengan variasi susunan material.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Perihal	Halaman
1.	Alat dan bahan penelitian.....	57
2.	Proses pembuatan ruang pengujian sampel.....	65
3.	Proses pembuatan cetakan.....	68
4.	Proses pembuatan perekat.....	71
5.	Proses pembuatan material akustik.....	74
6.	Proses penempelan material akustik ke dalam ruang pengujian sampel.....	78
7.	Proses pengambilan data.....	82
8.	Data hasil penelitian.....	86
9.	Analisa data.....	92
10.	Persuratan.....	97

ABSTRAK

Nama : Andi Ulfayanti

NIM : 60400112026

Judul : **Studi Karakteristik Material Akustik Berbahan *Sandwich* Kertas Koran dan Gabus dengan Perekat Sagu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik dari kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat dengan variasi ketebalan bubur kertas koran dan variasi susunan material. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membuat material akustik dengan variasi bubur kertas koran dan variasi susunan material serta pengambilan data nilai koefisien penyerapan bunyi, modulus elastisitas (MOE) dan modulus patah (MOR). Besarnya nilai frekuensi sumber bunyi yang digunakan dalam penelitian sebesar 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa koefisien penyerapan bunyi dengan variasi ketebalan menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi sumber yang diterima maka semakin besar pula nilai koefisien penyerapan bunyinya. Sedangkan koefisien penyerapan bunyi pada variasi susunan material menunjukkan bahwa letak gabus mempengaruhi nilai koefisien penyerapan bunyi yang diperoleh.

Kata Kunci : *Akustik, Koefisien Penyerapan Bunyi, Frekuensi, Modulus Elastisitas, Modulus Patah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Andi Ulfayanti

Reg.Number : 60400112026

Title : Acoustical Material Characteristics Study Based on Sandwich Newsprint and Cork Adhesives Sago

This research aimed to determine how much sound absorption coefficient of acoustic material of newsprint and cork as the glue with sago pulp paper thickness variation and variation of material composition. The method used in this research that makes acoustic material with a variety of pulp and paper as well as variations in material composition data capture sound absorption coefficient, modulus of elasticity (MOE) and modulus fracture (MOR). The value of the frequency of the sound sources used in this research are 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz and 2000 Hz. The result showed that the sound absorption coefficient with thickness variation indicates that the greater the frequency of the received resources, the greater the sound absorption coefficient. The sound absorption coefficient on the material composition variations indicate that the location of cork affects sound absorption coefficient values were obtained.

Keywords: Acoustics, Sound Absorption Coefficient, Frequency, Modulus of Elasticity, Modulus of Rupture

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini masyarakat awam menganggap bahwa bahan-bahan yang memiliki karakteristik akustik tidak menempati urutan penting dalam rancangan sebuah bangunan. Terlebih bila bangunan hanya difungsikan secara domestik, misalnya sebagai rumah tempat tinggal, maka keperluan akan bahan akustik amatlah minim. Pemikiran ini tidak sepenuhnya benar terlebih bila disesuaikan dengan kondisi saat ini ketika kebisingan di sekitar bangunan terus meningkat maka kebutuhan akan bahan-bahan penyerap suara atau bahan-bahan yang memiliki kemampuan akustik juga akan terus meningkat. Namun, tingginya harga bahan-bahan penyerap suara menyebabkan bahan ini tidak terjangkau oleh masyarakat luas.

Pembuatan material akustik telah dilakukan sebelumnya dengan bahan dasar berbeda-beda. Penelitian oleh Ainie Khuriati dkk dengan menggunakan bahan dasar sabut kelapa, didapatkan rata-rata nilai koefisien penyerapan bunyi sebesar 0,15. Penelitian yang dilakukan oleh Christina E. Mediastika dengan menggunakan bahan dasar jerami, didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi yaitu 0,41. Penelitian oleh Evi Indrawati dengan bahan dasar pelepah pisang, pada penelitian ini didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi 0,1176 dan 0,25. Penelitian yang dilakukan oleh Sita Agustina Anggarini dengan bahan dasar ampas tebu didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi lebih dari 0,5. Penelitian oleh Nuraeni dengan menggunakan bahan

baku sekam padi, didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi sebesar 0,3. Penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya ini memiliki nilai koefisien penyerapan bunyi berbeda-beda tergantung pada bahan dasar yang digunakan, frekuensi, ketebalan, massa, jarak serta faktor-faktor lain.

Agar material akustik dapat dijangkau oleh masyarakat luas maka salah satu solusi pembuatan material akustik yaitu berasal dari barang-barang yang mudah didapatkan dan tidak terpakai lagi atau disebut dengan limbah. Limbah yang berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai material akustik adalah kertas koran dan gabus.

Kertas koran dipilih karena bahan ini mudah didapatkan dan keberadaannya yang berlimpah, serta kertas koran memiliki kandungan 40-55% selulosa. Menurut (Je Audible, 2009) ketika suatu bahan memiliki kandungan selulosa diatas 40% maka bahan tersebut memiliki nilai koefisien penyerapan hingga 0,9. Sedangkan gabus *styrofoam* dipilih karena bahan ini memiliki pori yang berfungsi sebagai rongga udara, dimana rongga udara tersebut dapat membuat bahan memiliki kemampuan menyerap bunyi yang baik.

Kertas koran merupakan kertas yang berasal kayu atau pohon yang ditebang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kertas manusia. Pohon yang ditebang dapat mengurangi kebutuhan oksigen manusia, karena satu pohon dapat dimanfaatkan oleh dua orang untuk bernafas. Selain itu pohon yang ditebang setiap hari dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S As-Syu'ara':183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemah-nya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S As-Syu’ara’:183) (Departemen Agama, 2002: 372).

Menurut tafsir al-misbah, kata “*ta’tswa*” berasal dari kata “*atsa*” yang artinya perusakan atau bersegera melakukannya. Penggunaan kata tersebut bukan berarti larangan bersegera melakukan perusakan sehingga bila tidak bersegera maka kerusakan dapat ditoleransi, tetapi maksudnya jangan melakukan perusakan dengan sengaja.

Pada Q.S As-Syu’ara: 183 dijelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan membuat kerusakan di muka bumi. Penebangan pohon setiap hari untuk memenuhi kebutuhan kertas manusia dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan hidup. Sedangkan Allah swt menciptakan pohon sebagai bentuk kasih sayang terhadap hambanya untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan bentuk kebesaran Allah yang telah menciptakan pohon tersebut. Allah swt juga telah menjelaskan bahwa manusia sebaiknya memanfaatkan apa yang Allah telah berikan, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Qasas:77 yang berbunyi:

وَاتَّبِعْ فِي مَآءِ آتَنَّاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemah-nya:

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan” (Q.S Al-Qasas:77) (Departemen Agama, 2002: 372).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia sebaiknya memanfaatkan apa yang telah Allah swt ciptakan untuk kehidupan manusia, meskipun barang-barang tersebut telah menjadi limbah. Sebagai manusia sebaiknya limbah dapat dimanfaatkan menjadi barang baru dan dapat berguna kembali untuk masyarakat. Dilakukanlah penelitian ini untuk mengurangi limbah yaitu kertas koran dan gabus *styrofoam* menjadi barang yang berguna yaitu material akustik. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Priscilla Gloria pada tahun 2014 dengan bahan dasar koran, gabus dan kasting sebagai perekat serta menggunakan tabung impedansi dalam pengukuran nilai koefisien penyerapan bunyi, didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi sebesar 0,96. Berdasarkan ISO 11654 menyatakan bahwa suatu benda dikatakan dapat menyerap bunyi atau dikategorikan ke dalam absorber apabila memiliki nilai $\alpha > 0,15$. Maka penelitian tersebut telah memenuhi nilai koefisien penyerapan bunyi menurut ISO. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini menggunakan bahan dasar kertas koran dan gabus serta sago sebagai perekat, kertas koran terlebih dahulu akan diolah menjadi bubur. Pembuatan material akustik ini menggunakan variasi ketebalan dan

variasi susunan material. Serta penelitian ini menggunakan ruang untuk pengujian nilai koefisien penyerapan bunyi.

Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud berupaya mengurangi potensi kerusakan pada lingkungan sekitar dengan cara memanfaatkan limbah menjadi barang baru yang dapat bermanfaat, seperti limbah kertas koran dan gabus *styrofoam*. Kertas koran dan gabus *styrofoam* dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan material akustik agar dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan dari luar bangunan. Oleh karena itu untuk memperoleh kualitas material akustik yang baik, penulis bermaksud ingin melakukan pengujian dan akan membandingkannya dengan nilai standar ISO 11654 dan mengangkat judul penelitian “***Studi Karakteristik Material Akustik Berbahan Sandwich Kertas Koran dan Gabus dengan Perekat Sagu***”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik berbahan *sandwich* kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat terhadap ketebalan dengan frekuensi sumber yang berbeda?
2. Seberapa besar nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik berbahan *sandwich* kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat terhadap susunan material dengan frekuensi sumber yang berbeda?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik berbahan *sandwich* kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat terhadap ketebalan dengan frekuensi sumber yang berbeda?
2. Untuk mengetahui seberapa besar nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik berbahan *sandwich* kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat terhadap susunan material dengan frekuensi sumber yang berbeda?

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada pengujian nilai koefisien penyerapan bunyi (), modulus elastisitas (MoE) dan modulus patah (MoR). Material akustik berasal dari bahan dasar yaitu kertas koran dan gabus dengan menggunakan perekat sagu. Untuk pengujian nilai koefisien penyerapan bunyi () frekuensi sumber yang diberikan sebesar 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz serta dilakukan pengujian pada pukul 22.00 WITA. Sedangkan untuk pengujian modulus elastisitas dan modulus patah dilakukan pengujian berdasarkan variasi ketebalan material akustik. Pembuatan sampel dan pengujian nilai koefisien penyerapan bunyi dilakukan di Perumnas antang blok 7 Manggala dalam 6/72 Kecamatan Manggala Makassar dan pengujian sampel untuk modulus elastisitas dan modulus patah dilakukan di Laboratorium Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Pembuatan material akustik dengan variasi ketebalan bubur kertas koran dan variasi susunan material.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1.5.1 Masyarakat

Manfaat yang diperoleh masyarakat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi mengenai bagaimana cara pembuatan material akustik agar dapat digunakan untuk mengurangi kebisingan dengan memanfaatkan limbah-limbah yang berpotensi untuk dijadikan material akustik.

1.5.2 Pendidikan

Manfaat yang diperoleh institusi pendidikan dari penelitian ini adalah:

1. Merupakan bahan masukan dan informasi untuk kepentingan pendidikan dan tambahan kepustakaan dan penelitian mengenai pemanfaatan limbah pada pembuatan material akustik.
2. Memberikan informasi seberapa besar nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik berbahan *sandwich* kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat.

1.5.3 Peneliti

Manfaat yang diperoleh peneliti pada penelitian ini adalah:

1. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian di masyarakat.
2. Dapat mengetahui bagaimana nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik berbahan *sandwich* kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat serta dapat mengetahui bagaimana perbandingan nilai dari hasil penelitian dengan nilai standar yang ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS


2.1 Bunyi

Bunyi serupa dengan suara. Dalam bahasa Inggris bunyi disebut *sound*, sedangkan suara disebut *voice*. Dari sudut bahasa bunyi tidak sama dengan suara oleh karena bunyi merupakan getaran yang dihasilkan oleh benda mati sedangkan suara merupakan getaran yang dihasilkan oleh getaran (bunyi) yang keluar dari mulut atau dihasilkan oleh makhluk hidup. Namun dari sudut fisika, bunyi maupun suara keduanya sama, oleh karena keduanya sama-sama merupakan getaran atau gelombang mekanik. Menurut (Muardaka, 2008: 233), kata bunyi mempunyai ini dua defenisi yakni sebagai berikut:

- a. Secara fisis, bunyi adalah penyimpangan tekanan, pergeseran partikel dalam medium elastis seperti udara.
- b. Secara fisiologis, bunyi adalah sensasi pendengaran yang disebabkan penyimpangan tekanan udara yang biasanya disebabkan oleh beberapa benda yang bergetar.

Kondisi bunyi di dalam ruang tertutup bisa dianalisa dalam beberapa sifat yaitu bunyi langsung, bunyi pantulan, bunyi yang diserap oleh lapisan permukaan, bunyi yang disebar, bunyi yang dibelokkan, bunyi yang ditransmisi, bunyi yang diabsorpsi oleh struktur bangunan dan bunyi yang merambat pada kontruksi atau

struktur bangunan. Berikut merupakan gambar mengenai sifat bunyi apabila mengenai suatu bidang.



Gambar 2.1 Sifat bunyi yang mengenai bidang

(Sumber: J.F Gabriel,2001)

Perambatan gelombang bunyi yang mengenai objek akan mengalami pemantulan, penyerapan dan penerusan bunyi, yang karakteristiknya tergantung pada karakteristik obyek. Perambatan gelombang bunyi yang mengenai bidang batas dengan celah akan mengalami difraksi. Hal inilah yang terjadi pada bunyi dengan ruang yang berlubang (Gabriel, 2001:163)

Gelombang bunyi sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia karena dengan gelombang bunyi manusia dapat saling berkomunikasi satu dengan lainnya. Adanya gangguan pada gelombang bunyi dapat menyebabkan komunikasi manusia terganggu, yang disebabkan oleh gelombang bunyi frekuensi tinggi.

Menurut teori partikel, setiap zat yang tersusun atas partikel-partikel zat. Partikel-partikel tersebut selalu dalam keadaan bergetar dan bergerak. Jadi, sebenarnya setiap zat selalu dalam keadaan bergetar (getaran alamiah). Padahal getaran merupakan sumber bunyi. Namun, kenyatannya bunyi yang dihasilkan oleh getaran partikel benda tidak dapat didengar. Bunyi-bunyi yang didengarkan oleh manusiayaitu melalui lubang telinga, kemudian akan menggetarkan gendang telinga dan menghasilkan gelombang sinyal. Gelombang sinyal ini menjadi kejutan syaraf pada rumah siput yang dikirim ke otak untuk diterjemahkan. Gambar 2.2 berikut merupakan gambar pada bagian-bagian telinga manusia (Freedman and young, 2003).



Gambar 2.2. Bagian-bagian Telinga

(Sumber: Freedman and young, 2003)

Menurut (Ekawati,2008: 21-22), telinga manusia hanya dapat mendengar bunyi pada frekuensi tertentu. Bunyi yang manusia dapat didengar manusia dinamakan bunyi audio (audiosonik). Telinga manusia peka terhadap gelombang yang mempunyai frekuensi, amplitudo dan panjang gelombang tertentu yaitu dalam

jangkauan frekuensi yang terbatas. Bunyi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut :

1. Frekuensi

Apabila tekanan suara pada titik sembarangan berubah secara periodik, jumlah berapa kali dimana naik turunnya periodik ini berulang dalam satu detik dinamakan frekuensi yang dinyatakan dalam Hertz (Hz). Suara yang berfrekuensi tinggi adalah suara tinggi. Dan yang berfrekuensi rendah adalah suara rendah.

Frekuensi dinyatakan dalam jumlah getaran per detik (Hz) yaitu jumlah dari gelombang suara yang sampai di telinga setiap detiknya. Frekuensi suara dibagi atas tiga tingkatan yaitu:

a. Gelombang *Infrasonik*

Gelombang *infrasonik* adalah gelombang yang mempunyai frekuensi di bawah jangkauan manusia, yaitu lebih kecil dari 20 Hz. Gelombang *infrasonik* hanya mampu didengar oleh beberapa binatang seperti jangkrik, anjing, dan kelelawar.

b. Gelombang *Audiosonik*

Gelombang *audiosonik* adalah gelombang yang mempunyai frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Gelombang *audiosonik* merupakan gelombang yang mampu didengar oleh pendengaran manusia dan sebagian besar binatang.

c. Gelombang Ultrasonik

Gelombang ultrasonik mempunyai frekuensi di atas jangkauan pendengaran manusia, yaitu lebih besar dari 20.000 Hz. Kelelawar pada malam hari memancarkan gelombang *ultrasonik* dari mulutnya. Gelombang ini akan dipantulkan kembali bila mengenai benda. Dari gelombang pantul yang didengar tadi, kelelawar dapat mengetahui jarak dan ukuran benda yang berada di depannya.

2. Kecepatan rambat bunyi.

Secara umum cepat rambat bunyi lebih cepat di dalam zat padat bila dibandingkan dalam zat cair dan gas. Ini diakibatkan oleh jarak antar molekul dalam zat padat yang lebih pendek dibandingkan dengan yang di dalam zat cair dan gas, sehingga transfer energi kinetik lebih cepat terjadi. Bunyi yang merambat melalui suatu medium dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi dan difraksi. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa bunyi merambat sebagai gelombang.

Bunyi merambat di udara dengan kecepatan 1.224 km/jam. Bunyi merambat lebih lambat jika suhu dan tekanan udara lebih rendah. Di udara tipis dan dingin pada ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1.000 km/jam. Di air, kecepatannya 5.400 km/jam, jauh lebih cepat daripada di udara. Sumber gelombang bunyi adalah sesuatu yang bergetar. Hampir semua benda yang bergetar menimbulkan bunyi. Misalnya dawai gitar atau biola tampak bergetar sewaktu dibunyikan. Bunyi yang dihasilkan oleh getaran dawai menyerupai superposisi dari gelombang-gelombang sinusoidal berjalan. Gelombang berdiri pada dawai dan gelombang bunyi yang

merambat di udara mempunyai kandungan harmonik (tingkatan dimana terdapat frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi dasar) yang serupa. Kandungan harmonik bergantung pada cara dawai itu digetarkan (Hernawati, 2012: 117-118).

3. Intensitas Bunyi

Intensitas (arus energi per satuan luas), dinyatakan dalam satuan logaritmis yang disebut desibel (dB) dengan memperbandingkan kekuatan dasar 0,0002 dyne/cm² yaitu kekuatan dari bunyi dengan frekuensi 1.000 Hz yang tetap dapat didengar oleh telinga normal (Adita, 2009: 7).

Tabel 2.1. Tingkat intensitas berbagai macam bunyi

Sumber bunyi	Tingkat intensitas (dB)
Pesawat jet pada jarak 30 m	140
Ambang rasa sakit	120
Konser rock yang keras dalam ruangan	120
Sirene pada jarak 30 m	100
Interior mobil yang melaju pada 90 km/jam	75
Lalu lintas jalan raya yang sibuk	70
Percakapan biasa, dengan jarak 50 cm	65
Radio yang pelan	40
Bisikan	20
Gemerisik daun	10

Sumber: Giancoli, 2001: 411

Gelombang bunyi didefinisikan sebagai gelombang mekanik longitudinal berfrekuensi 20-250 Hz yang menjalar melalui medium dan dapat ditangkap oleh

indra manusia. Bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz tidak terdengar oleh indra manusia dan disebut sebagai infrasonik. Sedangkan bunyi dengan frekuensi lebih besar dari 20.000 Hz disebut sebagai ultrasonik dan bunyi ini mempunyai efek rasa sakit pada telinga manusia.

2.2 Kebisingan

Kebisingan merupakan suara yang tidak diinginkan sehingga dapat mengganggu hingga membahayakan seseorang. Kebisingan terdiri dari frekuensi-frekuensi acak yang saling berhubung satu sama lain.

Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No 51. Tahun 1999).

Kebisingan juga berasal dari manusia, misalnya dari teriakan. Menurut ajaran islam, orang yang menimbulkan kebisingan atau membuat keonaran terhadap orang lain berarti ia telah kehilangan prinsip cinta kasih dan kasih sayang sesama manusia. Sebagaimana pada zaman Rasulullah dalam Q.S Al-Isra': 110 yang dianjurkan kepada manusia untuk tidak mengeraskan suara dalam shalatnya. Q.S Al-Isra: 110 yang berbunyi:

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُوا بِصَلَاتِكُمْ وَلَا تَخَافُتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٠﴾

Terjemah-nya:

“Katakanlah (Muhammad), “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu dapat menyeru, karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik (Asma’ul Husna) dan janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan janganlah (pula) merendahnya dan usahakan jalan tengah di antara kedua itu””(Q.S Al-Isra’: 110) (Departemen Agama, 2002: 293).

Sebab turunnya Q.S Al-Isra’: 110 adalah ketika Ibnu Abbas dan sahabatnya Rasulullah di tengah masyarakat musyrik mengeraskan bacaan ayat-ayat Al-Qur’an dimana ketika ayat-ayat tersebut didengar oleh kaum musyrik maka yang terjadi kaum musyrik malah mencelah dan mencaci maki Allah yang telah menurunkan ayat suci Al-Qur’an tersebut dan mencela nabi yang membawanya. Hal ini dapat dipahami dalam konteks lain termasuk segala sesuatu yang bisa mengganggu ketentraman dan konsentrasi orang lain dalam melaksanakan fungsi kekhalfaannya di dunia ini (Al-Fanjari, 1996).

Suatu ketika Rasulullah mendengar seorang meninggikan suaranya dalam membacakan Al-Qur’an di mesjid, maka Rasulullah bersabda:

“Sesungguhnya setiap orang dari kamu bermunajat kepada tuhan-Nya, maka janganlah kamu menyakitkan (mengganggu) sebagian yang lain dan janganlah sebagian kamu dengan yang lain saling meninggikan (suara)nya dalam membaca Al-Qur’an”.

Diciptakannya telinga kepada manusia adalah bentuk kasih sayang Allah swt kepada hambanya yang berfungsi untuk mendengar, untuk berkomunikasi sesama manusia, untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur’an dan untuk memudahkan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Ini juga bentuk kebesaran Allah yang telah menciptakan manusia dengan panca indera yang memiliki fungsi sangat penting

untuk kehidupan manusia. Maka sebaiknya panca indera tersebut dijaga serta tidak merusak hasil ciptaan Allah swt itu. Dan sebaiknya manusia tidak mengganggu manusia yang lain dengan tidak mengeraskan suaranya agar tidak terjadi gangguan pendengaran.

Salah satu dampak kebisingan adalah gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran adalah perubahan pada tingkat pendengaran sehingga dapat mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, biasanya dalam hal memahami pembicaraan. Tingkat pendengaran karena bising dapat ditentukan menggunakan parameter percakapan sehari-hari. Adapun tingkat pendengaran dan parameternya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tingkat pendengaran karena kebisingan dan parameter percakapan sehari-hari

Tingkat Pendengaran	Parameter
Normal	Tidak mengalami kesulitan dalam percakapan biasa (6 m)
Sedang	Kesulitan dalam percakapan sehari-hari mulai jarak >1,5 m
Menengah	Kesulitan dalam percakapan keras sehari mulai jarak > 1,5 m
Berat	Kesulitan dalam percakapan keras/berteriak pada jarak > 1,5 m
Sangat Berat	Kesulitan dalam percakapan keras/berteriak pada jarak < 1,5 meter
Tuli Total	Kehilangan kemampuan pendengaran dalam berkomunikasi

Sumber: *Buchari, 2007: 1*

Tabel 2.3 Derajat ketulian berdasarkan ambang pendengaran manusia menurut ISO adalah:

Ambang Dengar	Derajat Ketulian
Jika peningkatan ambang dengar antara 0 - 25 dB	Masih normal
Jika peningkatan ambang dengar antara 26 – 40 dB	Tuli ringan
Jika peningkatan ambang dengar antara 41 – 60 dB	Tuli sedang
Jika peningkatan ambang dengar antara 61 – 90 dB	Tuli berat
Jika peningkatan dengar antara > 90 dB	Tuli sangat berat

Sumber: *Buchari, 2007: 2*

Bunyi memiliki intensitas yang berbeda. Unit untuk mengukur intensitas bunyi adalah desibel (dB). Alat utama yang digunakan dalam pengukuran intensitas bunyi adalah *Sound Level Meter* (SLM). Alat ini mengukur kebisingan diantara 30–130 dB dan dari frekuensi antara 20–20.000 Hz (Diana, 2003: 32).

Menurut (Suma'mur, 1996: 55) jenis-jenis bising yang sering ditemukan adalah kebisingan kontinu, kebisingan terputus, kebisingan impulsif dan kebisingan impulsif berulang yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang luas. Bising ini relatif tetap dalam batas kurang lebih 5 dB secara berturut-turut. Misalnya mesin, kipas angin dan dapur pijar.
- 2) Kebisingan yang kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit. Bising ini juga relatif tetap, akan tetapi hanya mempunyai frekuensi tertentu saja (pada frekuensi 500, 1000 dan 4000 Hz). Misalnya gergaji serkuler dan ketup gas.

- 3) Kebisingan terputus-putus (Intermitten). Bising ini tidak terjadi secara terus-menerus melainkan ada periode relatif tenang. Misalnya suara lalu lintas, kebisingan di lapangan terbang.
- 4) Kebisingan implusif. Bising jenis ini memiliki perubahan tekanan suara melebihi 40 dB dalam waktu sangat cepat dan biasanya mengejutkan pendengarnya. Misalnya tembakan, suara ledakan mercon dan meriam.
- 5) Kebisingan implusif berulang. Sama dengan bising implusif, hanya saja terjadi secara berulang-ulang. Misalnya mesin tempa.


Manusia memiliki sensitifitas pendengaran antara 0–40 dB dari frekuensi 20–20.000 Hz. Pendengaran manusia akan melemah ketika terus menerus terpapar kebisingan. Melemahnya pendengaran akan bersifat sementara atau disebut dengan *Temporasily Threshold Shifts* (TTS) hingga akan bersifat *Permanent Treshold Shifts* (PTS). TTS dapat sembuh dalam hitungan detik sampai dengan berhari-hari, sedangkan PTS tidak menunjukkan gejala penyembuhan setelah 2 -3 minggu.

Bising yang mempengaruhi manusia terdiri dari bising yang mengganggu, bising yang menutupi dan bising yang merusak. Bising yang mengganggu adalah bunyi yang memiliki intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur. Sedangkan bising yang menutupi adalah bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas, misalnya teriakan dan isyarat tanda bahaya. Serta bising yang merusak adalah bunyi yang intensitasnya melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran (Buchari, 2007: 4).

Bising dapat menyebabkan berbagai gangguan. Gangguan yang dapat terjadi yaitu gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan komunikasi dan gangguan terhadap pendengaran (ketulian). Gangguan fisiologis dapat berupa peningkatan tekanan darah dan peningkatan denyut nadi. Gangguan psikologis berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, emosi dan lain-lain, dengan jangka waktu lama dapat menimbulkan penyakit, seperti penyakit jantung koroner. Gangguan komunikasi dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan bahkan terjadinya kesalahan. gangguan terhadap pendengaran (ketulian) adalah gangguan yang paling serius karena dapat menyebabkan hilangnya pendengaran atau ketulian (Buchari, 2007: 5-6).

2.3 Material Akustik

Material akustik adalah material yang memiliki fungsi utama untuk menyerap bunyi. Efisiensi penyerapan bunyi suatu bahan pada suatu frekuensi tertentu dinyatakan oleh koefisien penyerapan bunyi. Koefisien penyerapan bunyi suatu bahan adalah bagian energi bunyi yang datang kemudian akan diserap oleh bahan tersebut.



Gambar 2.3: Penyerapan Bunyi Material Akustik
(Sumber: <http://www.paroc.com>)

Koefisien penyerapan bunyi dinyatakan dalam bilangan antara 0 hingga 1. Nilai koefisien serapan 0 menyatakan tidak ada energi bunyi yang diserap dan nilai koefisien serapan 1 menyatakan semua energi bunyi diserap.

Tiap-tiap material akustik memiliki nilai koefisien penyerapan bunyi yang berbeda-beda, seperti pada tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.4 Koefisien penyerapan bunyi beberapa material

Material	Frekuensi (Hz)					
	150	250	500	1000	2000	4000
Gypsum board	0,29	0,10	0,05	0,04	0,07	0,09
Kayu	0,15	0,11	0,10	0,07	0,06	0,07
Gelas	0,18	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02
Beton	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
Bata	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07
Steel deck	0,58	0,64	0,71	0,63	0,47	0,40

Sumber: Doelle, 1993

Secara kuantitatif penyerapan oleh suatu permukaan ditentukan sebagai berikut. Jika gelombang bunyi sampai pada suatu permukaan padat atau cair maka sebagian gelombang bunyi, misalnya akan diserap dan sisanya (I_r) kemudian akan dipantulkan. Jika I_0 adalah intensitas gelombang datang (I_0 ini bukan taraf intensitas pembanding $I_0=10^{-12}$ watt/m² atau 0 dB), maka I adalah intensitas setelah intensitas datang tersebut.

Untuk menentukan nilai koefisien serapan bunyi suatu permukaan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\alpha = \frac{\ln I_0 - \ln I}{x} \quad 2.1$$

Keterangan:

I_0 = Intensitas bunyi sebelum melewati medium penyerap (dB)

I = Intensitas bunyi setelah melewati medium penyerap (dB)

x = Ketebalan medium penyerap (cm)

α = Koefisien serapan bunyi

(Puspitarini, 2014: 97)

Beberapa jenis bahan yang memiliki karakteristik akustik permukaan, diantaranya yaitu:

1. Bahan penyerap suara (*absorber*) yaitu permukaan yang terbuat dari material yang dapat menyerap sebagian besar energi suara yang datang padanya, misalnya *glasswool*.



Gambar 2.4: *Glaswool*

(Sumber: <http://www.bahanperedamsuararuangan.blogspot.co.id>)

2. Bahan pemantul suara (*reflektor*) yaitu permukaan yang terbuat dari material yang dapat memantulkan sebagian besar energi suara yang datang padanya, misalnya *gypsum board*.



Gambar 2.5: *Gypsum Board*
(Sumber: <http://chinagypsumboard.com>)

3. Bahan penyebar suara (*diffusor*) yaitu permukaan yang terbuat dari material yang dapat menyebarkan sebagian besar energi yang datang padanya. Material ini dibuat tidak merata secara akustik, misalnya *QRD diffusor*.



Gambar 2.6: *QRD Diffuser*
(Sumber : <http://www.subwoofer-builder.com/qrd.htm>)

Jika bunyi menumbuk suatu permukaan, maka ia dipantulkan atau diserap. Energi bunyi yang diserap oleh lapisan penyerap sebagian diubah menjadi panas,

tetapi sebagian besar ditransmisikan ke sisi lain lapisan tersebut, kecuali bila transmisi tersebut dihalangi oleh penghalang yang berat dan kedap. Dengan perkataan lain penyerap bunyi yang baik adalah pentransmisi bunyi yang efisien. Sebaliknya dinding insulasi bunyi yang efektif akan menghalangi transmisi bunyi dari satu sisi ke sisi lain. Bahan-bahan dan konstruksi penyerap bunyi dapat dipasang pada dinding ruang ataupun digantung di udara (Doelle, 1986). Bahan-bahan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu bahan berpori, penyerap panel dan resonator rongga (*Helmholtz*). Bahan berpori, seperti papan serat (*fiberboard*), plesteran lembut, mineral *wools* dan selimut isolasi, memiliki karakteristik dasar suatu jaringan seluler dengan pori-pori yang saling berhubungan. Bahan berpori yaitu ketika ada energi bunyi yang datang diubah menjadi energi panas dalam pori-pori ini. Sedangkan untuk penyerap berpori mempunyai karakteristik penyerapan bunyi yang lebih efisien pada frekuensi tinggi dibandingkan pada frekuensi rendah. Penyerap panel atau selaput merupakan penyerap frekuensi rendah yang efisien. Penyerap panel mengimbangi penyerapan frekuensi sedang dan tinggi yang sedikit berlebihan oleh penyerap-penyerap berpori dan isi ruang. Jadi penyerap ruang menyebabkan karakteristik dengung yang sama pada seluruh jangkauan frekuensi audio. Serta Resonator rongga (*Helmholtz*) merupakan penyerap bunyi yang terdiri dari sejumlah udara tertutup yang dibatasi dinding-dinding tegar dan dihubungkan oleh celah sempit ke ruang sekitarnya, di mana gelombang bunyi merapat.

2.4 Kertas Koran

Kertas koran merupakan salah satu jenis kertas yang banyak digunakan sebagai media masa cetak yang diterbitkan setiap hari dengan jumlah yang besar dan setelah dibaca biasanya langsung dibuang. Kertas koran mengandung sekitar 80-85% pulp mekanis dan 15–20% pulp kimia yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan kertas. Tinta cetak pada kertas koran berasal dari zat yang bersifat kontaminan, umumnya terdiri dari pigmen atau butiran tinta yang berperan sebagai pembawa warna berbentuk partikel padatan kecil. Zat pembawa pigmen berfungsi mengalirkan pigmen tinta pada kertas selama pencetakan sehingga dapat berikatan dengan serat. Zat pembawa pigmen umumnya berupa resin dan larutan volatile.



Gambar 2.7: Koran
(Sumber: <http://log.viva.co.id>)


Tabel 2.5 Kandungan kimia kertas koran

Kandungan Kimia	Persentase (%)
Selulosa	40 – 55
Hemiselulosa	25 – 40
Lignin	18 – 30

Sumber: Howard R.L, 2003: 605

2.5 Gabus Styrofoam

Styrofoam memiliki nama lain *polystyrene* (polistirena). Polistirena adalah polimer dengan monomer stirena, sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Pada suhu ruangan polistirena biasanya bersifat termoplastik padat serta dapat mencair pada suhu yang lebih tinggi. *Styrofoam* pada umumnya digunakan sebagai bahan peredam benda yang rentan terhadap tekanan atau benturan. *Styrofoam* digunakan sebagai pelindung pada benda yang mudah pecah seperti, guci, gelas, piring dan lain sebagainya karena massanya yang ringan membuat benda dapat dilindungi dari benturan yang tidak diinginkan.



Gambar 2.8: Gabus *Styrofoam*

(Sumber: <http://www.indonetwork.co.id>)

Styrofoam merupakan salah satu bahan berpori. Pada dasarnya pori pada suatu bahan berfungsi sebagai rongga udara, adanya rongga udara tersebut membuat *styrofoam* memiliki kemampuan menyerap bunyi yang baik. *Styrofoam* juga memiliki tekstur kerapatan rendah yang sesuai dengan karakteristik bahan penyerap bunyi yang baik, berdasarkan teori bahwa semakin rendah kerapatan suatu bahan maka semakin tinggi nilai koefisien penyerapan bunyinya.

Salah satu keuntungan menggunakan *styrofoam* pada dinding penyerap bunyi dibandingkan dengan yang lain yaitu *styrofoam* membuat dinding menjadi ringan, dapat juga bekerja sebagai serat yang meningkatkan kemampuan khususnya dalam hal daya serap suara (Satyarno, 2004).

Styrofoam bersifat *non-biodegradable*. Bahan yang bersifat *non-biodegradable* adalah bahan yang dapat mengakibatkan permasalahan pada lingkungan hidup. Jika *styrofoam* dibakar maka akan mengeluarkan zat beracun ke udara. *Styrofoam* juga sangat sulit terurai secara alamiah karena perlu waktu yang sangat lama, hampir seribu tahun lamanya.

Tabel 2.6 Spesifikasi *styrofoam*

Spesifikasi <i>styrofoam</i>	
Ukuran butiran	3 – 5 mm
Massa jenis	13 – 22 kg/m ³
Modulus young	3000 – 36000 Mpa
Kuat tarik	46 – 60 Mpa
Kapasitas kalor	1,3 KJ/kg.K
Konduktivitas Termal	0,08 W/m.K

Sumber: Ahmad, 2008: 780

2.6 Modulus Elastisitas (*Modulus of Elasticity (MoE)*)

Modulus elastisitas adalah nilai yang menunjukkan sifat kekakuan yang mana merupakan ukuran dari kemampuan suatu bahan dalam menahan perubahan bentuk ataupun lenturan yang terjadi akibat adanya pembebasan pada batas proporsi (Maloney, 1993 dalam Muharram, 1995: 14).

Menurut Putra (2011: 14) modulus elastisitas suatu bahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MoE = \frac{\Delta PL^3}{4\Delta Y b d^3} \quad 2.2$$

Keterangan:

MoE : Modulus of Elasticity (modulus elastisitas) (kg/cm^2)

P : Selisih beban (kg)

L : Jarak sangga (cm)

Y : Lenturan beban (cm)

b : Lebar sampel (cm)

d : Tebal sampel (cm)

2.7 Modulus Patah (*Modulus of Rupture (MoR)*)

Modulus patah merupakan keteguhan patah dari suatu bahan yang dinyatakan dalam besarnya tegangan per satuan luas, yang mana dapat dihitung dengan menggunakan besarnya tegangan pada permukaan bagian atas dan bagian bawah pada bahan dengan beban maksimum (Maloney, 1993 dalam Muharram, 1995: 10).

Menurut Putra (2011: 15) modulus patah suatu bahan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$MoR = \frac{3PL}{2bh^2} \quad 2.3$$

Keterangan :


MoR : Modulus of Rupture (modulus patah) (kg/cm^2)

P : Beban maksimum (kg)

L : Jarak sangga (cm)

b : Lebar sampel (cm)

h : Tebal sampel (cm)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Juli 2016 di Perumnas Antang Blok 7 Manggala dalam 6/72 Kelurahan Manggala, Makassar, untuk proses pembuatan material akustik dan pengujian koefisien penyerapan bunyi sedangkan untuk proses pengujian modulus elastisitas (MoE) dan modulus patah (MoR) dilakukan di Laboratorium Pengolahan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada pembuatan material akustik adalah:

3.2.1.1 Alat Pembuatan Ruang Pengujian Sampel

Alat yang digunakan untuk membuat ruang pada penelitian ini adalah:

1. Gergaji besi
2. Palu
3. Meteran

3.2.1.2 Alat Pembuatan Material Akustik

Alat yang digunakan untuk membuat material akustik pada penelitian ini adalah:

1. Neraca digital
2. Blender
3. Cetakan
4. Wadah
5. Gelas ukur
6. Gunting

3.2.1.3 Alat Pembuatan Perekat

Alat yang digunakan untuk membuat perekat pada penelitian ini adalah:

1. Teflon
2. Pengaduk
3. Kuas
4. Gelas ukur
5. Neraca digital

3.2.1.4 Alat Pengujian Material Akustik

Alat yang digunakan pada proses pengujian adalah:

1. Koefisien Penyerapan bunyi

Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sound level meter (SLM)
- b. Speaker *bluetooth*
- c. Mistar plastik
- d. Laptop yang telah diinstal software *True tone generator*

2. Modulus Elastisitas (MoE) dan Modulus Patah (MoR)

Alat yang digunakan pada pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat uji modulus patah (*Universal Testing Machine (UTM)*)
- b. Jangka sorong

3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada pembuatan ruang akustik adalah:

3.2.2.1 Bahan Pembuatan Ruang Pengujian Sampel

Bahan yang digunakan untuk membuat ruang pada penelitian ini adalah:

1. Multipleks
2. Paku

3.2.2.2 Bahan Pembuatan Perekat

Bahan yang digunakan untuk membuat perekat pada penelitian ini adalah:

1. Sagu
2. Air

3.2.2.3 Bahan Pembuatan Material Akustik

Bahan yang digunakan untuk membuat material akustik pada penelitian ini adalah:

1. Kertas Koran
2. Gabus *Styrofoam*
3. Perekat

Sedangkan bahan yang digunakan pada proses pengujian ini adalah sampel (contoh uji) dari hasil material akustik dengan ukuran tertentu untuk masing-masing parameter uji.

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu:

3.3.1 Prosedur Kerja Pembuatan Ruang Pengujian Sampel

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan ruang pengujian sampel.
2. Merancang ruang menggunakan multipleks dengan panjang 80 cm, tinggi 40 cm dan lebar 40 cm.


3.3.2 Prosedur Kerja Pembuatan Perekat

1. Menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan perekat.
2. Menimbang sagu dan air menggunakan neraca digital dan gelas ukur dengan perbandingan 1:1, lalu diletakkan pada teflon.
3. Memanaskan sagu dan air selama 2 menit.

3.3.3 Prosedur Kerja Pembuatan Sampel dengan Variasi Ketebalan Bubur Kertas Koran

1. Membuat bubur kertas koran dengan menggunakan kertas koran dan air, dengan perbandingan 1:20 kemudian dihaluskan dengan menggunakan blender selama 2 menit.
2. Memasukkan bubur kertas yang telah dibuat ke dalam cetakan dengan ketebalan 4 mm, kemudian diratakan dan dikeringkan dibawah sinar matahari selama 2-4 hari.

3. Mengulangi langkah (3) dengan ketebalan (8, 12 dan 16) mm.
4. Menempelkan bubur kertas koran ketebalan 4 mm dan gabus dengan menggunakan perekat pada ruang pengujian sampel.




Gambar 3.1 Pengujian koefisien penyerapan bunyi dengan variasi ketebalan
Ket: (1) Sound level meter, (2) Ruang pengujian sampel, (3) Bubur kertas Koran ketebalan 4 mm, (4) Gabus *styrofoam*, (5) Speaker *bluetooth* dan (6) Laptop dengan *software test tone generator*

5. Mengulangi langkah (6) dengan ketebalan bubur kertas koran (8, 12 dan 16) mm.

3.3.4 Prosedur Kerja dengan Variasi Susunan Material

1. Menyusun ruang dengan susunan material yaitu bubur kertas koran ketebalan 4 mm – gabus – bubur kertas koran ketebalan 8 mm.



Gambar 3.2 Pengujian koefisien penyerapan bunyi dengan variasi susunan material
Ket: (1) Sound level meter, (2) Ruang pengujian sampel, (3) Bubur kertas Koran ketebalan 4 mm, (4) Gabus *styrofoam*, (5) Bubur kertas koran ketebalan 8 mm (6) Speaker *bluetooth* dan (7) Laptop dengan *software test tone generator*

2. Menyusun kembali ruang dengan susunan material gabus – bubuk kertas koran ketebalan 4 mm - bubuk kertas koran ketebalan 8 mm.
3. Susunan material selanjutnya yaitu bubuk kertas koran ketebalan 4 mm- bubuk kertas koran ketebalan 8 mm - gabus.

3.3.5 Prosedur Kerja Pada Pengambilan Data Koefisien Penyerapan Bunyi

1. Menyiapkan ruang, sampel dan alat pengujian sampel.
2. Menyalakan sumber bunyi (speaker *bluetooth*) dengan frekuensi 125 Hz kemudian meletakkan alat ukur Sound Level Meter di luar ruang, dicatat sebagai intensitas bunyi sebelum melalui bahan akustik.
3. Mengulangi langkah (2) dengan frekuensi 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz.

4. Mengulangi langkah (2 dan 3) dengan menggunakan sampel gabus dan bubur kertas koran dengan ketebalan (4, 8, 12 dan 16) mm.
5. Setelah melakukan pengukuran maka langkah (2) di catat sebagai I_0 dan langkah (4) di catat sebagai intensitas akhir (I). Setelah didapatkan I_0 dan I maka dapat dianalisis nilai koefisien penyerapan bunyi pada pembuatan dinding akustik tersebut.
6. Hasil pengamatan di catat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1: Pengukuran Koefisien Penyerapan Bunyi setiap Variasi Ketebalan

No	Ketebalan Bubur Kertas Koran (mm)	f_{sumber} (Hz)	I_0 (dB)	I (dB)
1	4			
2	8			
3	12			
4	16			

7. Melakukan langkah (1) sampai (3) dengan menggunakan sampel yang telah dibuat dengan variasi susunan material dan dicatat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2: Pengukuran Koefisien Penyerapan Bunyi setiap Variasi Susunan Material

No	Perlakuan	Susunan Material	Ketebalan (mm)	f_{sumber} (Hz)	I_0 (dB)	I (dB)
1	I	Bubur kertas Koran	4			
		Gabus	10			
		Bubur kertas Koran	8			


2	II	Gabus	10			
		Bubur kertas koran	4			
		Bubur kertas Koran	8			
3	III	Bubur kertas Koran	4			
		Bubur kertas koran	8			
		Gabus	10			

8. Setelah memperoleh data-data pengukuran, maka nilai koefisien penyerapan bunyi dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan 2.1.

3.3.6 Prosedur Kerja Pengujian Modulus Elastisitas (MoE)

Prosedur kerja pengujian ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan contoh uji.
2. Mengukur dimensi lebar (b) dan tebal (d) contoh uji
3. Membentangkan contoh uji pada mesin uji universal (*universal testing machine*) dengan jarak sangga 15 cm (L)



Gambar 3.3 Pengujian MoE

4. Memberikan beban di tengah-tengah jarak sangga dan pembebanan dilakukan sampai batas titik elastis contoh uji.
5. Memperhatikan nilai beban maksimum dan defleksi yang terbaca pada alat.
6. Hasil pengamatan dicatat ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Modulus Elastisitas (MoE) Material Akustik

Sampel	b (cm)	d (cm)	L (cm)	$\frac{\Delta}{\Delta P}$ (kg/cm)
I				
II				
III				
IV				

7. Setelah memperoleh nilai defleksi dan beban maksimum maka lenturan beban dan selisih beban dapat diperoleh dengan membuat grafik hubungan antara defleksi dan beban maksimum.
8. Menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan 2.2.

3.3.7 Prosedur Kerja Pengujian Modulus Patah (MoR)

Prosedur pengujian modulus patah yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah:

1. Melanjutkan pengujian dari uji modulus elastisitas dengan cara dan contoh uji yang sama sampai contoh uji patah
2. Memperhatikan nilai beban maksimum dan defleksi yang terbaca pada alat.
3. Hasil pengamatan dicatat ke dalam tabel berikut:

Tabel 3.4 Modulus Patah (MoR) Material Akustik


Sampel	b (cm)	h (cm)	L (cm)	P (kg)
I				
II				
III				
IV				


4. Kemudian nilai modulus patah dapat diperoleh dengan menganalisis data-data tersebut menggunakan persamaan 2.3.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan di lakukan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif, dimana penentuan nilai koefisien penyerapan bunyi menggunakan persamaan 2.1, penentuan nilai modulus patah menggunakan persamaan 2.2 dan penentuan nilai modulus elastisitas menggunakan persamaan 2.3.

3.5 Bagan Alir Penelitian





3.6 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.5 Rencana Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Minggu ke																			Tempat	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		20
1	Studi Literatur																					Makassar
2	Pemantapan rencana kegiatan																					Makassar
3	Observasi awal																					Lab Fisika Lab Unhas
4	Persiapan dan pengetestan alat, bahan dan software																					Makassar Lab Fisika
5	Proses pembuatan ruang pengujian sampel																					Makassar
6	Proses pembuatan material akustik dan perekat																					Makassar
7	Proses pengujian nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik																					Makassar
8	Proses pengujian modulus elastisitas (MoE) dan modulus patah (MoR)																					Lab Unhas
8	Analisis data																					Lab Fisika
9	Penyusunan laporan akhir																					Lab Fisika

BAB IV


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini secara umum dibagi atas dua tahap yaitu pembuatan/pencetakan material akustik dan proses pengujian/pengambilan data.


4.1 Tahap Pembuatan Material Akustik

Pada tahap pembuatan material akustik ada dua jenis bahan yang digunakan yaitu kertas koran dan gabus. Kertas koran dicampurkan terlebih dahulu dengan air sehingga menjadi bubur kertas koran. Ketebalan gabus pada penelitian ini tidak dapat diubah atau memiliki ketebalan yang sama, adapun ketebalan gabus yaitu 10 mm.

Penelitian ini menggunakan 2 variasi yaitu variasi ketebalan bubur kertas koran dan variasi susunan material. Pada penelitian ini dilakukan variasi ketebalan untuk mengetahui pengaruh ketebalan material akustik terhadap nilai koefisien penyerapan bunyi. Sedangkan variasi susunan material dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh bahan yang digunakan dan letak bahan tersebut terhadap nilai koefisien penyerapan bunyi yang diperoleh. Adapun variasi ketebalan meliputi A (14 mm), B (18 mm), C (22 mm) dan D (26 mm) serta untuk variasi susunan material meliputi perlakuan I (bubur kertas koran ketebalan 4 mm, gabus dan bubur kertas koran ketebalan 8 mm), perlakuan II (gabus, bubur kertas koran ketebalan 4 mm dan bubur kertas koran ketebalan 8 mm) dan perlakuan III (bubur kertas koran ketebalan 4 mm, bubur kertas koran ketebalan 8 mm dan gabus). Berikut gambar yang menunjukkan material akustik dengan variasi ketebalan bubur kertas koran dan variasi susunan:



Gambar 4.1 Material akustik dengan variasi ketebalan
Ket: (a) ketebalan 14 mm, (b) ketebalan 18 mm, (c) ketebalan 22 mm dan (d) ketebalan 26 mm



Gambar 4.2 Material akustik dengan variasi susunan material
Ket: (a) perlakuan I, (b) perlakuan II dan (c) perlakuan III

4.2 Tahap Pengambilan data

Tahap pengambilan data pada penelitian ini meliputi tahap pengambilan data nilai koefisien penyerapan bunyi, modulus patah dan modulus elastisitas.


4.2.1 Tahap pengambilan data nilai koefisien penyerapan bunyi ()

Pengambilan data untuk nilai koefisien penyerapan bunyi () pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan *speaker bluetooth* sebagai sumber bunyi dengan frekuensi 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz dan 2000 Hz, *software* yang digunakan untuk mengatur frekuensi yaitu *test tone generator* dan alat yang digunakan untuk mengukur intensitas yaitu *sound level meter*. Penelitian ini dilakukan pada pukul 22.00 WITA, dilakukan pada waktu tersebut untuk mengurangi besarnya pengaruh

frekuensi dari luar pada saat melakukan pengujian. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengukur intensitas sebelum melewati medium penyerap (I_0) dan intensitas setelah melewati medium penyerap (I), setelah nilai tersebut diperoleh maka dapat dihitung nilai koefisien penyerapan bunyi dengan menggunakan persamaan 2.1. Faktor yang mempengaruhi nilai koefisien penyerapan bunyi berdasarkan persamaan 2.1 yaitu frekuensi sumber yang diberikan, intensitas bunyi sebelum melewati material akustik, intensitas bunyi setelah melewati material akustik dan ketebalan material akustik.


Berikut adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara frekuensi dengan koefisien penyerapan bunyi dengan variasi ketebalan

Grafik 4.1 Hubungan antara frekuensi (f) dengan koefisien penyerapan bunyi (α) setiap variasi ketebalan



Dari grafik di atas menunjukkan bahwa material pada penelitian ini hanya dapat bekerja dengan baik pada frekuensi 2000 Hz untuk seluruh variasi ketebalan yang digunakan. Berdasarkan teori mengenai hubungan antara ketebalan dengan nilai koefisien penyerapan bunyi yang ditunjukkan pada persamaan 2.1 maka pada frekuensi 2000 Hz nilai koefisien penyerapan bunyi telah sesuai dengan teori yang telah ada dengan ketebalan tertentu, perubahan nilai koefisien penyerapan bunyi pada setiap ketebalan tidak begitu berbeda disebabkan oleh perbedaan ketebalan material yang kecil. Berikut grafik mengenai hubungan antara ketebalan dengan nilai koefisien penyerapan bunyi pada frekuensi 2000 Hz:

Grafik 4.2 Hubungan antara ketebalan (x) dengan koefisien penyerapan bunyi () pada frekuensi 2000 Hz




Berdasarkan teori yang ditunjukkan pada persamaan 2.1 mengenai hubungan antara ketebalan dan koefisien penyerapan bunyi maka dinyatakan bahwa semakin

besar ketebalan medium penyerap maka nilai koefisien penyerapan bunyi semakin kecil, begitupula sebaliknya. Grafik 4.2 menunjukkan bahwa nilai koefisien penyerapan bunyi dengan ketebalan 14 mm semakin meningkat pada ketebalan yang lebih besar yaitu 18 mm, ini menunjukkan bahwa semakin besar ketebalan medium penyerap maka semakin besar pula nilai koefisien penyerapan bunyi maka pada ketebalan ini belum memenuhi teori yang ada. Kemudian nilai koefisien penyerapan bunyi menurun pada ketebalan 18 mm, 22 mm dan 26 mm, hal ini menunjukkan semakin besar ketebalan medium penyerap maka semakin kecil nilai koefisien penyerapan bunyinya maka pada ketebalan ini telah memenuhi teori yang ada. Grafik ini juga menunjukkan nilai koefisien penyerapan bunyi terbesar yaitu pada ketebalan 18 mm sebesar 0,26. Dari nilai koefisien penyerapan bunyi yang didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pada frekuensi 2000 Hz semua variasi ketebalan telah memenuhi standar ISO 11654. Dimana standar ISO 11654 menyatakan bahwa suatu material dikatakan dapat menyerap bunyi dengan baik ketika nilai koefisien penyerapan bunyi lebih besar dari 0,15 ($\alpha > 0,15$).

Jika dikaitkan dengan frekuensi sumber yang diberikan maka material pada penelitian ini digolongkan sebagai bahan berpori, dimana bahan berpori merupakan bahan yang lebih efisien digunakan pada frekuensi tinggi dibandingkan pada frekuensi rendah.

Untuk variasi susunan material diperoleh nilai koefisien penyerapan bunyi yang ditunjukkan pada grafik berikut:

Grafik 4.3 Hubungan antara frekuensi (f) dengan koefisien penyerapan bunyi ()
setiap variasi susunan material



Dari grafik 4.3 diatas menunjukkan bahwa pada perlakuan II diperoleh nilai yang tidak teratur jika dihubungkan dengan frekuensi sumber yang diberikan, sedangkan untuk perlakuan I dan perlakuan III nilai koefisien penyerapan bunyi semakin meningkat pada frekuensi yang lebih besar pula. Namun pada perlakuan I nilai terbesar yang diperoleh tidak memenuhi standar yang ditetapkan, sedangkan untuk perlakuan III pada frekuensi 1000 Hz dan 2000 Hz telah memenuhi standar ISO 11654. Maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan I dan perlakuan II merupakan susunan yang tidak sesuai berdasarkan proses pemasangannya sehingga didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi yang tidak memenuhi standar, sedangkan untuk perlakuan III merupakan perlakuan yang sesuai untuk digunakan pada variasi susunan

material karena pada perlakuan inilah diperoleh nilai yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi nilai koefisien penyerapan bunyi pada variasi susunan material ini yaitu letak gabus, jika gabus diletakkan mendekati sumber bunyi (*speaker*) maka nilai koefisien penyerapan bunyi semakin besar pada frekuensi yang semakin besar pula terlebih jika gabus diletakkan pada susunan ketiga maka nilai koefisien penyerapan bunyi yang diperoleh semakin besar serta memenuhi standar yang ada. Hal ini disebabkan karena gabus memiliki rongga udara, dimana rongga udara pada gabus membuat bunyi yang datang seolah-olah terjebak pada rongga udara tersebut dan membuat bahan ini memiliki kemampuan menyerap bunyi yang baik.


Dari nilai koefisien penyerapan bunyi berdasarkan variasi ketebalan material akustik diperoleh bahwa nilai koefisien penyerapan bunyi yang memenuhi standar dan memiliki nilai koefisien penyerapan bunyi terbesar yaitu pada ketebalan 1,8 cm, sedangkan untuk variasi susunan material diperoleh bahwa pada perlakuan III nilai koefisien penyerapan bunyi terbesar diperoleh dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pembuatan material akustik dengan bahan dasar kertas koran dan gabus serta sagu sebagai perekat, sebaiknya menggunakan ketebalan material akustik sebesar 1,8 cm dan menggunakan susunan material akustik yaitu seperti pada perlakuan III (bubur kertas koran ketebalan 4 mm, bubur kertas koran ketebalan 8 mm dan gabus).

4.2.2 Tahap pengambilan data modulus elastisitas (MoE)

Pengambilan data untuk mengetahui modulus elastisitas pada material akustik yaitu menggunakan alat uji yang dinamakan *Universal Testing Machine (UTM)*. Alat ini digunakan untuk mengetahui besarnya beban maksimum dan defleksi yang dapat diterima oleh material akustik. Sebelum melakukan pengambilan data modulus elastisitas maka terlebih dahulu mengukur lebar dan tebal menggunakan jangka sorong. Untuk nilai selisih beban dan lenturan beban diperoleh dari grafik hubungan antara defleksi dan beban. Setelah nilai-nilai tersebut diperoleh maka dapat dihitung nilai modulus elastisitas dengan menggunakan persamaan 2.2. Grafik 4.4 menunjukkan hubungan antara ketebalan sampel dengan nilai modulus elastisitas yang diperoleh.

Grafik 4.4 Hubungan antara ketebalan sampel (d) dengan dengan modulus elastisitas (MoE)




Dari grafik diatas menunjukkan bahwa ketebalan material akustik tidak mempengaruhi nilai modulus elastisitas. Hal ini ditunjukkan pada sampel I dengan ketebalan 1,451 cm didapatkan nilai modulus elastisitas sebesar $94,095 \text{ kg/cm}^2$, sampel II dengan ketebalan 1,850 cm nilai modulus elastisitasnya turun menjadi $28,874 \text{ kg/cm}^2$, kemudian pada sampel ketiga dengan ketebalan 2,283 cm nilai modulus elastisitas naik menjadi $55,959 \text{ kg/cm}^2$. Faktor yang mempengaruhi nilai modulus pada material ini yaitu bahan dan perekat yang digunakan.

4.2.3 Tahap pengambilan data modulus patah (MoR)

Proses pengambilan data pada modulus patah sama halnya dengan proses pengambilan data pada modulus elastisitas yaitu menggunakan *Universal Testing Machine (UTM)* dan jangka sorong. Namun untuk pengambilan data nilai modulus patah tidak memerlukan nilai selisih beban dan lenturan beban. Setelah nilai-nilai tersebut diperoleh maka dapat dihitung nilai modulus patah dengan menggunakan persamaan 2.3. Berikut merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara ketebalan sampel dengan nilai modulus patah yang telah diperoleh.

Grafik 4.5 Hubungan antara ketebalan sampel (h) dengan dengan modulus patah (MoR)



Dari grafik 4.5 yang diperoleh menunjukkan bahwa ketebalan sampel mempengaruhi nilai modulus patah. Semakin besar ketebalan sampel maka nilai modulus patah semakin rendah begitupun sebaliknya, semakin rendah ketebalan sampel maka nilai modulus patahnya pun semakin tinggi. Faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai modulus patah pada ketebalan yang lebih besar antara lain sampel yang digunakan, perekat dan kandungan air dalam sampel tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah:

1. Koefisien penyerapan bunyi material akustik terhadap ketebalan dengan frekuensi sumber yang berbeda menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi sumber yang diterima oleh material akustik maka semakin besar pula nilai koefisien penyerapan bunyinya. Setelah melakukan pengukuran didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi terbesar pada ketebalan 18 mm dengan frekuensi 2000 Hz yaitu sebesar 0,26 dan nilai koefisien penyerapan bunyi terkecil pada ketebalan 14 mm dengan frekuensi 125 Hz yaitu sebesar 0,01.
2. Untuk nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik dengan variasi susunan material menunjukkan bahwa susunan material sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai koefisien penyerapan bunyi. Letak gabus merupakan faktor yang mempengaruhi nilai koefisien penyerapan bunyi tersebut. Jika gabus diletakkan pada bagian ke tiga maka nilai koefisien penyerapan bunyi semakin baik pada frekuensi yang lebih tinggi. Pengukuran yang telah dilakukan didapatkan nilai koefisien penyerapan bunyi terbesar pada perlakuan III dengan frekuensi 2000 Hz yaitu sebesar 0,22 dan nilai koefisien

penyerapan bunyi terkecil pada perlakuan II dengan frekuensi 125 Hz yaitu sebesar 0,01.

5.2 Saran

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya perbedaan ketebalan sampel yang digunakan lebih besar. Misalnya dengan ketebalan 1 cm, 2 cm dan lain sebagainya. Agar dapat diketahui pengaruh ketebalan terhadap nilai koefisien penyerapan bunyi.
2. Sebaiknya perekat yang digunakan pada penelitian selanjutnya lebih baik dan cocok pada material yang digunakan agar mudah merekat.
3. Sebaiknya disediakan ruang khusus untuk pengujian nilai koefisien penyerapan bunyi material akustik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adita rahmi. 2009. *Analisis Hubungan Tingkat Kebisingan dan Keluhan Subjektif (non auditory) Pada Operator SPBu di DKI Jakarta Tahun 2009*.
lib.ui.ac.id/file?file=digital/126276-S-5702-Analisis%20hubungan...pdf.
- Ahmad Syauqi al-Fanjari. 1996. *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anggraini, Sita Agustina. Pengujian Serapan Akustik Blok Berbahan Dasar Ampas Tebu. *Skripsi Sains Fisika*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010),h. 45.
- Askarotillah, asma. Pengaruh Komposti Core Berbasis Limbah Kertas, Dengan Pencampur Sekam Padi Dan Serabut Kelapa Terhadap Kekuatan Bending Panel. *Skripsi Teknik Industri*,(Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 15.
- Asrun, Asriani dkk. 2012. Faktor-faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Kejadian Gangguan Pendengaran Pada Karyawan Tambang. *Skripsi Pendidikan Dokter*, (Kolaka: Universitas Haluoleo, 2012), h. 14.
- Buchari. 2007. *Kebisingan Industri dan Hearing Conservation Program*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, h. 1-5.
- Departemen Agama. 2002. *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta: Bumi Aksara, h. 293.
- Departemen Agama. 2002. *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta: Bumi Aksara, h.331.
- Doelle, L. L., Lea Prasetyo. 1993. *Akustik Lingkungan*. Jakarta: Erlangga.
- Douglas C. Giancoli. 2001. *Fisika, Edisi V Cet 1*. Jakarta: Erlangga, h.411
- Ekawati, Bambang Nugraha. 2008. *Fisika dasar untuk mahasiswa ilmu-ilmu eksakta dan teknik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Freedman and young. 2003. *Fisika Universitas edisi kesepuluh jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Gabriel, J.F, 2001. *Fisika Lingkungan*. Jakarta: Hipokrates.

- Gloria Priscilla. Potensi Kertas Koran dan Gabus Sebagai Alternatif Material Akustik: *Jurnal Intra* vol.2, no.2 (2014), h.146.
- Hernawati, 2012. *Gelombang*. Makassar: Alauddin press.
- Huboyo, Haryono Setiyo. 2008. *Buku Ajar Pengendalian Bising dan Bau*. Diponegoro: Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
- Indrawati, Evi. Koefisien Penyerapan Bunyi Bahan Akustik dari Pelepah Pisang dengan Kerapatan yang Berbeda: *Jurnal Neutrino* vol.2, no.1 (2009), h.38
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja (KepMenNaker) No.51 Tahun 1999. *Tentang: nilai ambang batas (NAB) kebisingan*.
- Khuriati, Ainie dkk. 2006. Disain Peredam Suara Berbahan Dasar Sabut Kelapa dan Pengukuran Koefisien Penyerapan Bunyinya: *Jurnal Berkala Fisika* vol. 9 no.1 (2006), h.15.
- M.S, Andriyansyah. Pengujian Sifat Fisis dan Sifat Mekanik Papan Semen Partikel Pelepah Aren (Arenge Pinnata), *Skripsi Pendidikan Teknik Bangunan*, (Semarang: UNS, 2014), h. 24 – 26
- Maryani. Pengaruh Faktor Jenis Kertas, Jenis Perekat dan Kerapatan Komposit Terhadap Kekuatan Impak Pada Komposit Panel Serap Bising Berbahan Dasar Limbah Kertas, *Skripsi Teknik Industri*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), h. 10.
- Mediastika, Christina E. Kualitas Akustik Panel Dinding Berbahan Baku Jerami: *Journal of Architecture and Built Environment* vol.36, no.2 (2008), h.127.
- Miasa, I Made dan Rachmat Sriwijaya. Penelitian Sifat-Sifat Akustik dari Bahan Kertas dan Plastik Sebagai Penghalang Kebisingan: *Jurnal Media Teknik* no.1 (2004), h. 68-71.
- Moloney. 1993. *Modern Particle Board and Dry Process Fibre Board Manufacturing*, Miller Freeman, Inc San Fransisco.
- Murdaka, Bambang dan tri kuntoro. 2008. *Fisika Dasar*. Yogyakarta: Andi.
- Niken, Diana Hapsari. 2003. *Bunga Rampai Hiperkes & KK*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

- Priyana, Agus. 2003. *Hiperkes Aspek Fisik*. Semarang: Hiperkes Jawa Tengah.
- Puspitarini, Yani dkk. Koefisien Serap Bunyi Ampas Tebu sebagai Bahan Peredam Suara: *Jurnal Fisika* vol. 4 no. 2 (2014), h.97.
- Munir, Muhammad. Pemanfaatan Fluk pada Styrofoam sebagai Bahan Dasar Peredam Suara dengan Metode Tabung Impedansi: *Jurnal Inovasi Fisika Indonesia* vol. 4 no. 4 (2015), h.41.
- Sasongko dkk. 2003. *Kebisingan Lingkungan*. Semarang: Badan penerbit Undip.
- Satyarno, I. 2004. *Penggunaan Semen Putih untuk Beton Styrofoam Ringan*. Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah Vol.9*. Jakarta: Lentera Hati, h. 331.
- Smallman, R.E. 2010. *Metalurgi Fisik Modern dan Rekayasa Material*. Jakarta: Erlangga, h. 182.
- Suma'mur PK. 1996. *Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*. Jakarta: PT took Gunung Agung.
- Wancik, Ahmad dkk. Batako Styrofoam Komposit MORTar Semen: *Jurnal Forum Teknik Sipil* no.18, h. 780.
- Howard R.L dkk. Lignocellulose Biotechnology: Issues Of Bioconversion and Enzyme Production: *Journal of Biotechnology* vol. 2, h. 605.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR



**LAMPIRAN 1: ALAT DAN BAHAN
PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1.1 Gambar alat proses pembuatan ruang pengujian sampel



Gambar 1.1 Gergaji



Gambar 1.2 Meteran



Gambar 1.3 Palu

Lampiran 1.2 Gambar alat proses pembuatan material akustik



Gambar 1.4 Neraca digital



Gambar 1.5 Blender



Gambar 1.6 Gelas ukur



Gambar 1.7 Cetakan



Gambar 1.8 Wadah



Gambar 1.9 Gunting

Lampiran 1.3 Gambar alat proses pembuatan perekat



Gambar 1.10 Teflon



Gambar 1.11 Pengaduk



Gambar 1.12 Kuas



Gambar 1.13 Neraca digital



Gambar 1.14 Gelas Ukur

Lampiran 1.3 Gambar alat pengujian material akustik

a. Koefisien penyerapan bunyi




Gambar 1.15 *Sound Level Meter*



Gambar 1.16 *Speaker bluetooth*



Gambar 1.16 *Mistar*



Gambar 1.17 Laptop dan aplikasi *Test tone generator*

b. Modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas (MOE)



Gambar 1.18 Alat uji modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas (MOE)



Gambar 1.19 Jangka sorong



Gambar 1.20 Mistar

Lampiran 1.4 Gambar bahan pembuatan ruang akustik



Gambar 1.21 Multiplek



Gambar 1.22 Paku

Lampiran 1.5 Gambar bahan pembuatan perekat



Gambar 1.23 Sagu



Gambar 1.24 Air


Lampiran 1.5 Gambar bahan pembuatan material akustik



Gambar 1.25 Koran



Gambar 1.26 Gabus *styrofoam*





**LAMPIRAN 2: PROSES PEMBUATAN
RUANG PENGUJIAN SAMPEL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R




Gambar 2.1 Pengukuran multipleks menggunakan meteran



Gambar 2.2 Pemotongan multipleks menggunakan gergaji



Gambar 2.3 Ruang pengujian sampel di paku menggunakan palu



Gambar 2.4 Ruang pengujian sampel tanpa menggunakan penutup



Gambar 2.5 Ruang pengujian sampel menggunakan penutup



**LAMPIRAN 3: PROSES PEMBUATAN
CETAKAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 3.1 Pengukuran multipleks



Gambar 3.2 Pemotongan multipleks

MAKASSAR
AUDIEN
MERI



Gambar 3.3 Cetakan di paku meggunakan palu



Gambar 3.4 Cetakan



**LAMPIRAN 4: PROSES PEMBUATAN
PEREKAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 4.1 Menimbang sago



Gambar 4.2 Menuang sago ke teflon



Gambar 4.3 Menimbang air



Gambar 4.4 Menuang air ke teflon



Gambar 4.5 Memasak perekat



Gambar 4.6 Perekat



**LAMPIRAN 5: PROSES PEMBUATAN
MATERIAL AKUSTIK**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 5.1 Menggunting Koran



Gambar 5.2 Koran yang telah digunting



Gambar 5.3 Penimbangan koran



Gambar 5.4 Koran dimasukkan ke dalam blender



Gambar 5.5 Penimbangan air



Gambar 5.6 Air dimasukkan ke dalam blender




Gambar 5.7 Bubur kertas koran dimasukkan ke dalam cetakan



Gambar 5.8 Bubur kertas koran dikeringkan



Gambar 5.9 Bubur kertas koran yang telah kering





**LAMPIRAN 6: PROSES PENEMPELAN
MATERIAL AKUSTIK KE DALAM RUANG
PENGUJIAN SAMPEL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 6.1 Pengolesan perekat




Gambar 6.2 Penempelan bubur kertas koran



Gambar 6.3 Pengukuran gabus *Styrofoam* Gambar 6.4 Pemotongan gabus *Styrofoam*



Gambar 6.5 Penempelan gabus *Styrofoam*



Gambar 6.6 Material akustik dengan variasi ketebalan bubur kertas koran (a) 4 mm, (b) 8 mm, (c) 12 mm dan (d)16 mm



Gambar 6.7 Material akustik dengan variasi susunan material



**LAMPIRAN 7:PROSES PENGAMBILAN
DATA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 7.1 Proses pengambilan data koefisien penyerapan bunyi



Gambar 7.1 Speaker diletakkan sebelum melewati material akustik



Gambar 7.2 Speaker diletakkan setelah melewati material akustik



Gambar 7.3 Pengukuran koefisien penyerapan bunyi



Gambar 7.4 Pencatatan nilai koefisien penyerapan bunyi

Lampiran 7.2 Proses pengambilan data untuk modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas (MOE)



Gambar 7.6 Pengukuran lebar dan tebal sampel





Gambar 7.7 Pengukuran modulus patah (MOR) dan modulus elastisitas (MOE)





LAMPIRAN 8: DATA HASIL PENELITIAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 8.1 Data hasil penelitian koefisien penyerapan bunyi setiap variasi ketebalan

No	Ketebalan Bubur Kertas Koran (mm)	Ketebalan gabus (mm)	x (mm)	f_{sumber} (Hz)	I_0 (dB)	I (dB)
1	4	10	14	125	80.7	79.4
				250	83.4	77.5
				500	85.5	77.4
				1000	87.7	75.8
				2000	91.5	65.3
2	8	10	18	125	84.9	77.5
				250	87.6	70.9
				500	89.3	68.5
				1000	90.9	63.2
				2000	92.1	57.8
3	12	10	22	125	86.0	80.8
				250	86.8	75.9
				500	87.1	63.7
				1000	90.4	59.9
				2000	92.5	53.3
4	16	10	26	125	84.2	79.1
				250	85.3	72.0
				500	89.8	60.9
				1000	91.5	58.1
				2000	91.9	50.5

(Sumber: Data Primer 2016)

Lampiran 8.2 Data hasil penelitian koefisien penyerapan bunyi setiap variasi susunan material

No	Perlakuan	Susunan Material	Ketebalan (mm)	x (mm)	f_{sumber} (Hz)	I_0 (dB)	I (dB)
1	I	Bubur kertas koran Gabus Bubur kertas koran	4 10 8	22	125	84.9	78.0
					250	86.2	72.1
					500	88.5	74.4
					1000	89.2	70.8
					2000	92.4	71.8
2	II	Gabus Bubur kertas koran Bubur kertas koran	10 4 8	22	125	79.5	78.4
					250	84.1	62.1
					500	86.6	80.2
					1000	89.0	63.1
					2000	90.3	75.9
3	III	Bubur kertas koran Bubur kertas koran Gabus	4 8 10	22	125	82.1	79.8
					250	84.4	73.0
					500	88.8	67.9
					1000	89.4	60.4
					2000	90.9	55.6


(Sumber: Data Primer 2016)

Lampiran 8.3 Data hasil penelitian modulus elastisitas


Sampel	b (cm)	d (cm)	L (cm)	$\frac{\Delta}{\Delta y} \frac{P}{V}$ (kg/cm)
I	6.025	1.451	15	2.051
II	6.115	1.850	15	1.325
III	6.527	2.283	15	5.151
IV	6.611	2.638	15	4.603

(Sumber: Data Primer 2016)


Grafik 8.1 Hubungan antara defleksi dan beban untuk sampel I




Grafik 8.2 Hubungan antara defleksi dan beban untuk sampel II



Grafik 8.3 Hubungan antara defleksi dan beban untuk sampel III




Grafik 8.4 Hubungan antara defleksi dan beban untuk sampel IV



Lampiran 8.4 Data hasil penelitian modulus patah

Sampel	b (cm)	h (cm)	L (cm)	P (kg)
I	6.025	1.451	15	1.10
II	6.115	1.850	15	1.10
III	6.527	2.283	15	1.20
IV	6.611	2.638	15	1.40

(Sumber: Data Primer 2016)





LAMPIRAN 9: ANALISA DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 9.1 Analisa data nilai koefisien penyerapan bunyi setiap variasi ketebalan

Untuk $f = 125 \text{ Hz}$

$$x = 14 \text{ mm} = 1,4 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\ln I_0 - \ln I}{x} \\ &= \frac{\ln 80,7 - \ln 79,4}{1,4} \\ &= \frac{4,390 - 4,374}{1,4} \\ &= \frac{0,016}{1,4} \\ \alpha &= 0,01 \end{aligned}$$

No	Ketebalan Bubur Kertas Koran (mm)	Ketebalan gabus (mm)	x (mm)	f _{sumber} (Hz)	I ₀ (dB)	I (dB)	
1	4	10	14	125	80.7	79.4	0.01
				250	83.4	77.5	0.05
				500	85.5	77.4	0.07
				1000	87.7	75.8	0.10
				2000	91.5	65.3	0.24
2	8	10	18	125	84.9	77.5	0.05
				250	87.6	70.9	0.12
				500	89.3	68.5	0.15
				1000	90.9	63.2	0.20
				2000	92.1	57.8	0.26
3	12	10	22	125	86.0	80.8	0.03
				250	86.8	75.9	0.06
				500	87.1	63.7	0.14
				1000	90.4	59.9	0.19
				2000	92.5	53.3	0.25

4	16	10	26	125	84.2	79.1	0.02
				250	85.3	72.0	0.06
				500	89.8	60.9	0.15
				1000	91.5	58.1	0.17
				2000	91.9	50.5	0.23

(Sumber: Data Primer 2016)

Lampiran 9.2 Analisa data nilai koefisien penyerapan bunyi setiap variasi susunan material

No	Perlakuan	Susunan Material	Ketebalan (mm)	x (mm)	f_{sumber} (Hz)	I_0 (dB)	I (dB)	
1	I	Bubur kertas koran Gabus Bubur kertas koran	4 10 8	22	125	84.9	78.0	0.04
					250	86.2	72.1	0.08
					500	88.5	74.4	0.08
					1000	89.2	70.8	0.10
					2000	92.4	71.8	0.11
2	II	Gabus Bubur kertas koran Bubur kertas koran	10 4 8	22	125	79.5	78.4	0.01
					250	84.1	62.1	0.14
					500	86.6	80.2	0.03
					1000	89.0	63.1	0.15
					2000	90.3	75.9	0.08
3	III	Bubur kertas koran Bubur kertas koran Gabus	4 8 10	22	125	82.1	79.8	0.01
					250	84.4	73.0	0.06
					500	88.8	67.9	0.12
					1000	89.4	60.4	0.18
					2000	90.9	55.6	0.22

(Sumber: Data Primer 2016)

Lampiran 9.3 Analisa data modulus elastisitas

Sampel I

Untuk $L = 15$ cm

$b = 6,025$ cm

$d = 1,451$ cm

$$\frac{\Delta P}{\Delta Y} = 2,051 \text{ kg/cm}^2$$

$$\text{MoE} = \frac{\Delta P}{4 \Delta Y} \frac{L^3}{bd^3}$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right)(2,051) \frac{15^3}{(6,025 \times (1,451)^3)}$$

$$= (0,25) (2,051) \frac{3375}{(6,025 \times 3,054)}$$

$$= (0,513) \frac{3375}{18,400}$$

$$= (0,513) (183,423)$$

$$\text{MoE} = 94,095 \text{ kg/cm}^2$$

Sampel	b (cm)	d (cm)	L (cm)	$\frac{\Delta P}{\Delta Y}$ (kg/cm)	MoE (kg/cm ²)
I	6.025	1.451	15	2.052	94.095
II	6.115	1.850	15	1.326	28.896
III	6.527	2.283	15	5.151	55.959
IV	6.611	2.638	15	4.603	32

(Sumber: Data Primer 2016)

Lampiran 9.4 Analisa data modulus patah

Sampel I

Untuk P = 1,10 kg

L = 15 cm

b = 6,025 cm

h = 1,451 cm

$$\begin{aligned}
 \text{MoR} &= \frac{3PL}{2bh^2} \\
 &= \frac{3 \times 1,10 \times 15}{(2 \times 6,025 \times (1,451)^2)} \\
 &= \frac{49,5}{(2 \times 6,025 \times 2,105)} \\
 &= \frac{49,5}{25,323}
 \end{aligned}$$

$$\text{MoR} = 1,951 \text{ kg/cm}^2$$

Sampel	b (cm)	h (cm)	L (cm)	P (kg)	MoR (kg/cm ²)
I	6.025	1.451	15	1.10	1.951
II	6.115	1.850	15	1.10	1.182
III	6.527	2.283	15	1.20	0.793
IV	6.611	2.638	15	1.40	0.684

(Sumber: Data Primer 2016)

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Andi Ulfayanti
 NIM : 60400112026
 Tempat & Tanggal Lahir : Watampone, 07 Desember 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Negara : Indonesia
 Alamat : Perumnas Antang Blok 7 Manggala dalam 6/71 Kec.
 Manggala Kel. Manggala Makassar
 No. Telepon : 082187993810
 Email : andiulfayanti07@gmail.com
 Facebook : Andi Ulfayanti



RIWAYAT PENDIDIKAN

2000 - 2006 : SD Negeri 261 Tarasu Watampone
 2006 - 2009 : SMP Negeri 23 Makassar
 2009 - 2012 : SMA Negeri 1 Kajuara Watampone
 2012 – Sekarang : Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas
 Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

RIWAYAT ORGANISASI

- 2007-2008 : Anggota OSIS SMP Negeri 23 Makassar
- 2010-2011 : Anggota OSIS SMA Negeri 1 Kajuara
- 2010-2011 : Bendahara umum Palang Merah Remaja (PMR) SMA Negeri 1 Kajuara
- 2013-2014 : Anggota Divisi penalaran dan keilmuan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fisika UIN Alauddin Makassar

