

**OPTIMALISASI KALSIUM KARBONAT DARI CANGKANG  
TELUR UNTUK PRODUKSI PASTA KOMPOSIT**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk Meraih

Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Sains Jurusan Kimia

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh

**WARSY MUSYRIFAH SYAM**

**NIM: 60500111070**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**


**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusunan sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Januari 2016

Penyusun



**Warsy Musyrifah Syam**  
**NIM : 60500111070**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Optimalisasi Kalsium Karbonat dari Cangkang Telur untuk Produksi Pasta Komposit**" yang disusun oleh Warsy Musyrifah Syamsuddin, NIM: 60500111070, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari jumat, tanggal 15 Januari 2016 bertepatan dengan 5 Rabiul Akhir 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kimia, Jurusan Kimia.

Samata, 15 Januari 2016 M  
5 Rabiul Akhir 1437 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag (	)
Sekretaris	: Suriani, S.Si.,M.Si (	)
Munaqisy I	: Asriani Ilyas, S.Si., M.Si (	)
Munaqisy II	: Syamsidar HS, S.T., M.Si (	)
Munaqisy III	: Dr. Muhammad Sabir, M.Ag (	)
Pembimbing I	: Dra. Sitti Chadijah, M.Si (	)
Pembimbing II	: Wa Ode Rustiah, S.Si., M.Si (	)

Diketahui Oleh:

↳ Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag  
Nip. 1691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Serbuk Cangkang Telur (Kalsium Karbonat) untuk Produksi Pasta Komposit”**.

Kepada orang tua terkhusus Ibunda terima kasih atas segala pengorbanan, kesabaran, doa dan kasih sayang yang membesarkan dan mendidik penulis tanpa mengeluh dan bosan sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan baik. Kepada kakak-kakakku serta seluruh keluarga yang telah membantu memberikan doa dan motivasi selama penulis menempu pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bantuan dari semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini sangatlah besar sehingga dapat terwujud, untuk itu perkenankan penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Ag, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan fakultas sains dan teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D, selaku ketua jurusan Kimia UIN Alauddin Makassar.
4. Dra. Sitti Chadijah, M.Si, selaku Dosen Pembimbing I dan Wa Ode Rustiah, S.Si, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

5. Asriani, S.Si., M.Si, selaku penguji I, Syamsidar HS, S.T., M.Si, selaku penguji II dan Dr. Muhammad Sabir, selaku penguji III.
6. Staf Laboran yang telah bersama-sama membantu penelitian di Laboratorium Kimia Analitik, Biokimia, Kimia Fisika, Instrumen dan Anorganik.
7. Keluarga di Jene'ponto, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan.
8. Syumra Hatima Ma'mun, teman seperjuangan dan partner dalam penelitian ini. Terima kasih atas kerjasama, bantuan dan semangatnya selama ini.
9. Angkatan 2011 Kimia FST Universitas UIN Alauddin Makassar dan teman-teman KKN angkatan ke 50 UIN Alauddin Makassar, khususnya Kecamatan Bajeng desa lempangang. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini hingga selesai.

Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Akhirnya penulis berharap Karya Tulis Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Samata, Januari 2016

Penulis



Warsy Musyrifah Syam

Nim: 60500111070

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1-5
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6-26
A. Cangkang Telur .....	6
B. Pasta Komposit .....	10
C. Kalsium Karbonat .....	14
D. Kalsium .....	16

E. Baking Soda .....	16
F. Gliserin .....	20
G. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27-30</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
B. Alat dan Bahan .....	27
C. Prosedur Penelitian .....	28
<b>BAB IV HASIL &amp; PEMBAHASAN .....</b>	<b>31-41</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
B. Pembahasan .....	37
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	42
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>43-46</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>46-74</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Komposisi nutrisi cangkang telur .....	7
2. Syarat mutu pasta gigi .....	12
3. Hasil titrasi pembakuan EDTA .....	31
4. Hasil titrasi penentuan kadar $\text{CaCO}_3$ dalam cangkang telur .....	32
5. Data hasil pengukuran absorbansi larutan standar $\text{Ca}^{2+}$ .....	32
6. Data konsentrasi $\text{Ca}^{2+}$ dalam sampel cangkang telur .....	33
7. Variasi serbuk cangkang telur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan baking soda dalam pembuatan pasta komposit .....	34
8. Hasil pengamatan variasi serbuk cangkang telur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan baking soda dalam pengeluaran pasta komposit dari <i>tube</i> .....	35

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Cangkang telur.....	6
2. Struktur kulit telur yang diperbesar .....	9
3. Kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) .....	15
4. Struktur natrium bikarbonat .....	17
5. Baking soda .....	18
6. Struktur gliserin .....	21
7. Gliserin .....	21
8. AAS varian AA240 FS.....	26
9. Grafik hubungan antara konsentrasi dengan daya adsorpsi larutan standar $\text{Ca}^{2+}$ ..	33
10. Optimalisasi baking soda dalam pembuatan pasta komposit .....	36
11. Optimalisasi serbuk cangkang dalam pembuatan pasta komposit .....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Skema pembuatan kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ).....	46
Lampiran 2. Skema penentuan kadar kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dengan cara titrasi EDTA.....	47
Lampiran 3. Skema penentuan kadar kalsium dalam serbuk cangkang telur.....	49
Lampiran 4. Skema penentuan berat optimum serbuk cangkang ( $\text{CaCO}_3$ ) dan baking soda dalam produksi pasta komposit .....	51
Lampiran 5. Pembuatan larutan dalam penentuan kadar $\text{CaCO}_3$ dengan cara titrasi EDTA.....	52
Lampiran 6. Pembuatan larutan standar dalam penentuan kadar kalsium pada kalsium karbonat dengan metode SSA.....	56
Lampiran 7. Analisa data kalsium pada kalsium karbonat .....	59
Lampiran 8. Gambar pasta komposit sebelum dan setelah didiamkan selama 2 minggu .....	62
Lampiran 9. Variasi serbuk cangkang telur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan baking soda dalam pengeluaran pasta komposit dari dalam <i>tube</i> .....	67
Lampiran 10. Dokumentasi penelitian .....	72

## **ABSTRAK**

**NAMA : WARSY MUSYRIFAH SYAM**

**NIM : 60500111070**

**JUDUL SKRIPSI : “Optimalisasi Kalsium Karbonat dari Cangkang Telur  
untuk Produksi Pasta Komposit”**

---

Cangkang telur merupakan limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pasta komposit karena mengandung kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) sekitar 90 % sebagai penyusun utamanya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan berat optimum serbuk cangkang telur dalam produksi pasta komposit. Penelitian ini dilakukan dengan menentukan kandungan kalsium karbonat terlebih dahulu dengan cara titrasi EDTA dan penentuan kandungan kalsium dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA), selanjutnya penentuan berat optimum serbuk cangkang dengan cara bervariasi serbuk cangkang dan baking soda. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa kandungan kalsium karbonat pada cangkang telur ayam ras yaitu 92,57% dan kalsium yaitu 28%. Sedangkan berat optimum serbuk cangkang untuk pembuatan pasta komposit yaitu 3 gram dengan perbandingan 3,0 (Ca) : 7,0 (BS), dimana pH yang diperoleh yaitu 9. Hal ini sesuai ketentuan SNI bahwa nilai pH untuk pasta komposit yaitu 4,5 – 10,5. Dan bentuknya semipadat.

**Kata Kunci: Cangkang telur, pasta komposit**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **ABSTRACT**

**NAMA : WARSY MUSYRIFAH SYAM**

**NIM : 60500111070**

**JUDUL SKRIPSI : “Optimalisasi Serbuk Cangkang Telur (Kalsium**

**Karbonat) untuk Produksi Pasta Komposit”**

---

Egg shell is a household waste which can be used to produce a composite paste, as it contains around 90% calcium carbonate ( $\text{CaCO}_3$ ) as the main composition. This research aims to determine the optimum weight of egg shell powder in composite paste production. This research is conducted by determining the calcium carbonate content beforehand by EDTA titration and the determination of the contain of calsium by using atomic absorption spectroscopy (AAS), then the determination of the optimum weight of shell powder by varying the shell powder and baking soda. The results of the research that has been done that the content of calcium carbonate in the shell of eggs was 92,57% and calsium at 28%. While the optimum weight for the shell powder manufacture composite paste which is 3 grams with a ratio of 3,0 (Ca) : 7,0 (BS), in which the pH obtained is 9. This is in a accordance by SNI that the pH value of the composite paste is 4,5 – 10,5 and is semisolid form.

**Keyword: egg shell, composite paste**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Perkembangan teknologi dari zaman ke zaman sangatlah pesat, salah satunya dalam bidang kesehatan. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan yang harus dijaga. Kesehatan tubuh dapat dipelihara dengan menjaga kebersihan anggota tubuh termasuk kesehatan gigi dan gusi. Kebersihan gigi dan gusi sangat penting untuk mencegah bau mulut, kanker dan penyakit lainnya sehingga diperlukan pasta komposit untuk membersihkan gigi. Pasta komposit merupakan bahan dasar dari pembuatan pasta gigi yang terdiri dari bahan mineral dari alam seperti serbuk cangkang telur (sumber  $\text{Ca}^{2+}$ ), baking soda dan gliserin. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan bahwa pasta juga dapat diperoleh dari bahan alam seperti kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) yang diperoleh dari cangkang telur sehingga aman bagi tubuh, sebagaimana firman Allah yang menyatakan pada Surat Yunus ayat 101.

قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya: “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.”

Perhatikanlah dengan mata kepala dan hati kamu masing-masing yaitu baik berupa makhluk, benda atau sistem kerja yang ada di langit dan di bumi. Sungguh

banyak yang dapat kamu perhatikan, satu diantaranya saja bila kamu menggunakan akalmu yang dianugerahkan Allah SWT.<sup>1</sup> Menurut tafsir Al-Maragi menerangkan bahwa letak kebahagiaan manusia adalah pada penggunaan akalnya untuk membedakan baik dan buruk<sup>2</sup>. Sedangkan menurut tafsir Fi Zhilalil menerangkan bahwa menghimpun dari bermacam-macam pandangan mengenai peristiwa-peristiwa dan pengalaman yang mereka saksikan dan mereka alami dalam kehidupan mereka sendiri, akan tetapi semua pandangan itu mereka lalui saja dengan melupakan petunjuknya tentang adanya pengetahuan, pengaturan dan pemberlakuan contohnya adalah limbah. Limbah yang mereka hanya melihatnya tanpa berfikir bahwa limbah ini bisa di daur ulang kembali atau bahkan merupakan sumber penyakit.<sup>3</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga tafsir tersebut dari ayat di atas menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk hidup di muka bumi dituntut untuk berfikir atau menggunakan akal fikirannya agar memperhatikan dan memanfaatkan seluruh isi alam ini, seperti pada limbah yang sudah terbuang dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Pemanfaatan limbah terus dilakukan oleh para peneliti. Pemanfaatan limbah ini bertujuan untuk mendapatkan produk yang lebih berguna, produk yang dapat

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 162-163.

<sup>2</sup>Ahmad Mushthafa Al-Maragih, *Terj. Drs. Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abubakar, Lc, Tafsir al-Maraghiy*, Terjemah Tafsir Al-Maragih 11 (Semarang, CV. Toha Putra Semarang, 1989), h. 303.

<sup>3</sup>Sayyid Quthb, *Terj. Drs. As'ad Yasin, Abdul Hayyie al Kattani, Lc., et. al., Fi Zhilalil Qur'an*, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 78.

<sup>4</sup>Rido Junaidi, Syukri Arief dan Syukri, "Sintesis dan Karakterisasi Komposit yang Berbahan Dasar Kitosan, Silika dan Kalsium Fosfat", *Kimia 2*, no 1 (2013): h. 77-82.

diperbaharui, produk yang dapat meningkatkan nilai jual yang ekonomis dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Selain itu pemanfaatan limbah juga dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Salah satu limbah yang banyak ditemukan di Indonesia yaitu cangkang telur.<sup>5</sup>

Cangkang telur dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pasta komposit karena cangkang telur mengandung hampir 95.1% terdiri atas bahan anorganik, 3.3% bahan organik (terutama protein) dan 1.6% air. Sebagian besar bahan anorganik terdiri atas persenyawaan kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) sekitar 90.9%.<sup>6</sup>

Kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi.<sup>7</sup> Dimana, kadar kalsium mencapai 39% dari seluruh mineral yang ada dalam tubuh dan 99% kalsium tersebut berada dalam jaringan keras seperti tulang dan gigi. Sehingga, apabila kekurangan kalsium akan menghambat pertumbuhan tulang dan gigi.<sup>8</sup> Selain kalsium karbonat yang berfungsi sebagai penguat tulang dan gigi, pembuatan pasta komposit juga menggunakan baking soda yang merupakan salah satu bahan abrasif dalam penambahan pasta gigi yang berguna untuk menghilangkan

---

<sup>5</sup>Rido Junaidi, Syukri Arief dan Syukri, "Sintesis dan Karakterisasi Komposit yang Berbahan Dasar Kitosan, Silika dan Kalsium Fosfat", *Kimia 2*, no 1 (2013): h. 77-82.

<sup>6</sup>Jaso Parson P. A. G. Sitous, "Pemanfaatan Pemberian Tepung Cangkang Telur Ayam Ras dalam Ransum terhadap Performans Burung Puyuh (*Cortunix-Cortunix Japonica*) Umur 0-42 Hari", *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009): h. 10.

<sup>7</sup>A. Nurlaela, et.al., eds., "Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Ayam dan Bebek sebagai Sumber Kalsium untuk Sintesis Mineral Tulang" *FPI 10*, (2014): h.81-85.

<sup>8</sup>Anna Poedjiadi dan F.M. Titin Supriyanti, *Dasar-Dasar Biokimia* (Jakarta: UI-Press, 1994), h. 420.

noda plak, tetapi tidak mengubah warna gigi dan juga bersifat sebagai antibakteri. Penggunaan baking soda sebagai obat kumur menyebabkan penurunan pH plak setelah 49 menit. Baking soda aman bagi tubuh dan biasa disebut dengan pasta gigi non flourida.<sup>9</sup>

Penambahan gliserin dalam pembuatan pasta komposit berguna sebagai pelembab agar dapat melembabkan gigi juga mencegah pengeringan dan pengerasan pada pasta. Gliserin adalah cairan kental yang tidak berwarna dan jika dicicipi terasa manis. Gliserin memiliki titik didih tinggi dan membeku dalam bentuk pasta. Paling umum gliserin digunakan dalam pembentukan sabun dan produk kecantikan lainnya seperti lotion. Gliserin merupakan produk samping dari industri pembuatan lilin, sabun dan minyak, sehingga mudah diperoleh.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Banani R. Chowdhury, et.al., eds., telah mengembangkan beberapa bahan makanan umum dan bahan limbah yang dapat menggantikan bahan kimia berbahaya atau mahal seperti asam sitrat, pewarna dan pengawet yang membuat pasta gigi ekonomis lebih layak daripada pasta gigi komersial. Pasta gigi yang mengandung bahan alami dan bahan limbah yang digunakan yaitu baking soda (pemutih gigi), bubuk kulit telur (sumber  $\text{Ca}^{2+}$ ), gliserin (pengawet). Namun dalam penelitiannya tidak menunjukkan berat optimum bahan tersebut. Oleh karena itu dilakukan penelitian ini untuk menentukan berat optimum

---

<sup>9</sup>Alicia Nadia Linardi, "Perbedaan pH Saliva Antara Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Flour" *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 15-16.

<sup>10</sup>Sridianti, "Pengertian Gliserin dan Kegunaannya", *Artikel Kimia*, <http://Sridianti.ArtikelKimia.htm/2014/06/Pengertian-Gliseri-dan-Kegunaannya,Html> (11 Mei 2015).

CaCO<sub>3</sub>, sehingga dapat mempermudah dalam membuat pasta gigi sendiri dirumah dengan mengetahui komposisi yang benar.

### ***B. Rumusan Masalah***

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berapa kondisi berat optimum serbuk cangkang telur (kalsium karbonat) dalam produksi pasta komposit?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menentukan berat optimum serbuk cangkang telur (kalsium karbonat) dalam produksi pasta komposit.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Memberikan informasi kepada pemerintah dan masyarakat tentang penanganan dan pemanfaatan limbah cangkang telur sebagai bahan dasar pembuatan pasta komposit.
2. Memberikan data dasar kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang manfaat limbah cangkang telur.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### *A. Cangkang Telur*

Cangkang telur merupakan limbah rumah tangga yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Saat ini cangkang telur hanya digunakan sebagai bahan baku industri kerajinan tangan. Setiap telur memiliki 10.000 – 20.000 pori-pori sehingga diperkirakan dapat menyerap suatu solut dan dapat digunakan sebagai adsorben.<sup>11</sup>

Produksi telur ayam ras di Indonesia pada tahun 2009 sebesar 1.071.398 ton. Jika rata-rata berat telurnya 60 gram maka kulit telur yang dihasilkan dalam setahun adalah 107.139 ton. Beratnya setara dengan 100.710,66 ton kalsium karbonat, 4.285,56 ton magnesium karbonat dan 1.339,25 ton kalsium fosfat.<sup>12</sup>



**Gambar 2.1** Cangkang Telur

---

<sup>11</sup>Faisol Asip, Ridha Mardhiah dan Husna, “Uji Efektifitas Cangkang Telur dari Mengadsorbsi Ion Fe dengan Proses Batch”, *Teknik Kimia* 15, no 2 (2008): h. 22-26.

<sup>12</sup>Mahreni dan Endang Sulistyawati, “Pemanfaatan Kulit Telur sebagai katalis Biodiesel dari Minyak Sawit dan Metanol” *Teknik Kimia*, (2011): h. 1-6.

Kandungan gizi dari cangkang telur yang telah diteliti oleh para kimiawi bahwa, cangkang telur tersusun oleh bahan anorganik 95,1%, protein 3,3% dan air 1,6%. Komposisi kimia dari kulit telur terdiri dari protein 1,71%, lemak 0,36%, air 0,93%, serat kasar 16,21%, abu 71,34%. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Miles, serbuk kulit telur ayam mengandung kalsium sebesar  $401 \pm 7,2$  gram atau sekitar 39% kalsium dalam bentuk kalsium karbonat. Terdapat pula strontium sebesar  $372 \pm 161 \mu\text{g}$ , zat-zat beracun seperti Pb, Al, Cd dan Hg terdapat dalam jumlah kecil, begitu pula dengan V, B, Fe, Zn, P, Mg, N, F, Se, Cu dan Cr. Kulit telur kering mengandung sekitar 95% kalsium karbonat dengan berat 5,5 gram.<sup>13</sup> Komposisi nutrisi cangkang telur dapat secara lengkap dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2. 1.** Komposisi nutrisi cangkang telur<sup>14</sup>

<b>Nutrisi</b>	<b>Cangkang telur (%berat)</b>
Air	29 – 35
Protein	1,4 – 4
Lemak murni	0,10 – 0,20
Abu	89,9 – 91,1
Kalsium	35,1 – 36,4
Kalsium karbonat (CaCO <sub>3</sub> )	90,9
Fosfor	0,12
Sodium	0,15 – 0,17
Magnesium	0,37 – 0,40
Pottasium	0,10 – 0,13
Sulfur	0,09 – 0,19
Alanin	0,45
Arginin	0,56 – 0,57

<sup>13</sup>Zakiah Zulfetri Syam, H. Amiruddin Kasim dan Hj. Musdalifah Nurdin, “Pengaruh Serbuk Cangkang Telur Ayam terhadap Tinggi Tanaman Kamboja Jepang (*Adenium Obesum*)”, *FKIP 3*, (2014): h. 9-15.

<sup>14</sup>Fifia Zulti, “Spektroskopi Inframerah, Serapan Atomik, Serapan Sinar Tampak dan Ultraviolet Hidroksiapatit dari Cangkang telur” *Skripsi* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008), h. 5.


Kuning telur dan putih telur diselimuti oleh kulit telur atau disebut juga sebutan kerabang/ cangkang dan pada bagian cangkang dilapisi lagi dengan selaput halus untuk melindungi pori-pori telur. Cangkang berperan sebagai benteng utama isi telur. Selama telur ada di uterus ini juga ditambahkan pigmen pada cangkang yang memberikan warna kulit telur menjadi putih, kecokelatan, kehijauan atau bintik-bintik hitam. Pigmen telur ini berasal dari pigmen darah hemoglobin. Dua pigmen utama yang paling berperan yaitu porphyrins yang berasal dari hemoglobin yang responsif untuk menghasilkan warna kulit telur yang kecokelatan dan sianin yang responsif untuk menghasilkan warna kulit telur biru dan hijau (pada kulit telur itik, bebek dan sejenisnya). Warna kulit telur itu tidak harus selalu identik dengan warna bulu ayam tersebut.<sup>15</sup>

Pembentukan bagian telur ayam dipengaruhi dari makanan yang dimakan oleh induknya. Pertama pembungkus telur yang dikenal dengan sebutan cangkang telur. Cangkang telur ini membutuhkan kalsium dan fosfor juga vitamin D dalam pembentukannya. Kekurangan akan mineral dan vitamin akan menyebabkan abnormalitas pada induk, anak dan telur.<sup>16</sup>

---


<sup>15</sup>Muhammad Rasyaf MS., *Pengelolaan Produksi Telur* (Yogyakarta: KANISIUS, 1991), h. 21-22.

<sup>16</sup>Jaso Parson P. A. G. Sitous, "Pemanfaatan Pemberian Tepung Cangkang Telur Ayam Ras dalam Ransum terhadap Performans Burung Puyuh (*Cortunix-Cortunix Japonica*) Umur 0-42 Hari", *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009): h. 13.



**Gambar 2.2** Struktur kulit telur yang diperbesar<sup>17</sup>

Bobot rata-rata cangkang telur sekitar 5 gram dan 40 persennya adalah kalsium. Sebagian besar kalsium dalam cangkang telur mengendap dalam kurun waktu 16 jam. Kalsium dipasok oleh massa-massa tulang khusus yang terdapat pada tulang ayam yang mengumpulkan cadangan kalsium dalam jumlah besar untuk pembentukan cangkang. Jika ayam diberi pakan rendah kalsium, cangkang telurnya menjadi semakin tipis, ayam dapat menggunakan 10% dari jumlah seluruh kalsium dalam tulangnya hanya untuk membentuk sebutir telur. Bila pakannya terus-menerus rendah kalsium, produksi telur pada akhirnya akan berhenti. Biasanya, bahan bakunya ion  $\text{Ca}^{2+}$  dan ion  $\text{CO}_3^{2-}$ , dipasok oleh darah ke kelenjar cangkang. Proses klasifikasinya adalah reaksi pengendapan:<sup>18</sup>



<sup>17</sup>Muhammad Rasyaf MS., *Pengelolaan Produksi Telur* (Yogyakarta: KANISIUS, 1991), h. 22.

<sup>18</sup>Raymond Chang, *Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti Edisi ketiga Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 137.

Kulit telur berfungsi sebagai pembungkus isi telur. Struktur kulit telur sebagian besar tersusun oleh zat kapur yaitu kalsium karbonat. Salah satu sifat kalsium karbonat adalah dapat larut dalam asam walaupun tergolong dalam asam lemah salah satunya adalah asam cuka.<sup>19</sup>

### **B. Pasta Komposit**

Menjaga kebersihan sangatlah penting dalam dunia kesehatan terutama dalam menjaga kebersihan gigi. Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي أَوْ عَلَيَّ النَّاسَ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَالِكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ (رواه البخاري)

Terjemahnya: “*Diriwayatkan Abu Hurairah r.a. Dia berkata: Rasulullah saw bersabda: jika aku tidak menjadikan berat umatku, maka sungguh aku perintahkan menggosok gigi setiap hendak sholat*”. (HR. Bukhari)

Penjelasan di atas menyeru kita agar menggosok gigi karena selain untuk membuat mulut dan gigi bersih juga untuk mendapat ridho dari Allah, dari pernyataan di atas maka dibuatlah sebuah pasta komposit yang dapat menghilangkan kotoran, plak dan warna yang kekuning-kuningan pada gigi dengan penggunaan bahan yang alami dan aman bagi tubuh.<sup>20</sup>

Pasta gigi adalah pasta atau gel yang digunakan dengan sikat gigi sebagai aksesoris untuk membersihkan dan menjaga estetika dan kesehatan gigi. Pasta gigi

---

<sup>19</sup>Nila Puspitasari, “Penentuan Kadar Kalsium Berbagai Jenis Kulit Telur Melalui Perendaman dalam Asam Cuka sebagai Alternatif Sumber Belajar Kimia SMA/MA pada Materi Pokok Kimia Unsur” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2009), h. 3-4.

<sup>20</sup>Ahmad Syauki Al Fanjari, *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 21.

komersial mengandung banyak senyawa kimia seperti natrium lauril sulfat yang berbahaya bagi gusi, akan tetapi para peneliti telah mengembangkan beberapa bahan makanan umum dan bahan limbah yang dapat menggantikan bahan kimia berbahaya atau mahal seperti asam sitrat, pewarna dan pengawet yang dapat membuat pasta gigi kita ekonomis dan lebih layak daripada pasta gigi komersial. Pasta gigi dikembangkan mengandung bahan alami dan bahan limbah seperti baking soda yang berfungsi sebagai pemutih gigi, bubuk kulit telur sebagai sumber  $\text{Ca}^{2+}$ , cengkeh minyak yang berfungsi sebagai sensitivitas, gliserin yang berfungsi sebagai pengawet dan pelembab, kulit lemon yang berfungsi sebagai pengganti asam sitrat, kulit jeruk, kulit pisang yang berfungsi sebagai pengganti besi.<sup>21</sup>

Pasta komposit merupakan bahan dasar dari pembuatan pasta gigi yang terdiri dari bahan mineral dari alam seperti  $\text{CaCO}_3$  dan divariasikan dengan penggunaan baking soda dan gliserin. Konsistensi menggambarkan reologi dari pasta. Konsistensi ideal dari pasta yaitu mudah dikeluarkan dari *tube*, cukup keras sehingga dapat mempertahankan bentuk pasta minimal 1 menit. Konsistensi dapat di ukur melalui densitas, viskositas dan elastisitas.<sup>22</sup>

Kandungan pasta gigi yang tidak boleh digunakan secara berlebihan seperti bahan pembuat busa yaitu *sodium lauryl sulphate* (SLS) karena jika berlebihan dapat

---

<sup>21</sup>Banani R. Chowdhury, et.al., eds., “Herbal Toothpaste-A Possible Remedy for Oral Cancer”, *Natural Product* 6, (2013): h. 44-55.

<sup>22</sup>Fith Khaira Nursai, Onny Indriani dan Lida A. Dewantini, “Penggunaan Na-CMC sebagai *Gelling Agent* dalam formula Pasta Gigi Ekstrak Etanol 70% Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava L*)”, *Farmasains* 1, no 1 (2010): h. 45-51.

menyebabkan iritasi pada rongga mulut, ulserasi yang parah, penurunan kelarutan saliva serta perubahan sensitivitas rasa.<sup>23</sup>

Pasta gigi yang baik adalah yang tidak menyebabkan gigi abrasi, tambalan berubah warna atau mengganggu keseimbangan bakteri mulut. Awalnya syarat pasta gigi tidak begitu diperhatikan tetapi sekarang syarat-syarat tersebut menjadi penting dan terutama ditekankan pada isi atau kandungannya. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut.<sup>24</sup>

1. Menyegarkan mulut.
2. Tidak berbahaya, lembut dan cocok untuk digunakan.
3. Stabil selama penyimpanan.

**Tabel 2.2** Syarat mutu pasta gigi<sup>25</sup>

No	Jenis Uji	Satuan	Syarat
1.	Sukrosa atau karbohidrat lain yang dapat terfermentasi	-	Negatif
2.	Ph	-	4,5 – 10,5
3.	Cemaran logam		
	a. Pb	Ppm	Maksimal 5,0
	b. Hg	Ppm	Maksimal 0,02
	c. As	Ppm	Maksimal 2,0
4.	Cemaran mikroba		
	a. Angka lempeng total	-	$< 10^5$
	b. E. Coli	-	Negatif
5.	Zat pengawet		Sesuai dengan yang diizinkan Dept. Kes

<sup>23</sup>Anis Nadhia Bt Roslan, Jenny Sunariani dan Anis Irmawati, “Penurunan Sensitivitas Rasa Manis Akibat Pemakaian Pasta Gigi yang Mengandung Sodium Lauryl Sulphate 5%” *PDGI* 58, no 2 (2009): h. 10-13.

<sup>24</sup>Yannita Dwi Bayuarti, “Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Anti Bakteri” *Skripsi* (Institut Pertanian Bogor, 2006): h. 11.

<sup>25</sup>SNI 12-3524-1995, *Pasta Gigi* (Jakarta: Dewan Standarisasi Nasional, 1995), h. 1-16.

6.	Formaldehida maksimal sebagai formaldehida bebas	%	0,1
7.	Flour bebas	Ppm	800-1500
8.	Zat warna	-	Sesuai dengan yang diizinkan Dept. Kes
Organoleptik			
9.	a. Keadaan		Harus lembut, homogen, tidak terlihat adanya gelembung udara, gumpalan dan partikel yang terpisah.
	b. Benda asing		Tidak tampak

Formulasi pasta harus stabil, sesuai dengan waktu penyimpanan. Waktu penyimpanan pasta dapat mencapai tiga tahun. Sediaan pasta tidak boleh memisah atau terjadi sineresis. Viskositas dan pH sediaan pasta harus dapat dipertahankan selama waktu penyimpanan.<sup>26</sup>

Stabilitas sediaan pasta perlu mempertimbangkan pH optimal, karena sistem rheologi tergantung pada pH. Viskositas dari hidrokoloid juga dipengaruhi oleh pH. Pada kondisi yang ekstrim, bahan penyusun sediaan dapat mengalami flokulasi. Pada umumnya, suatu sediaan semisolid memiliki pH stabil pada kisaran 4 – 10.<sup>27</sup>

Viskositas adalah tahanan dari suatu cairan untuk mengalir, semakin tinggi viskositas maka semakin besar tahanannya. Pengukuran viskositas dapat dilakukan dengan menggunakan viskometer. Jika viskositas terpenuhi maka akan dapat

---

<sup>26</sup>Fith Khaira Nursai, Onny Indriani dan Lida A. Dewantini, “Penggunaan Na-CMC sebagai *Gelling Agent* dalam formula Pasta Gigi Ekstrak Etanol 70% Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava L*)”, *Farmasains* 1, no 1 (2010): h. 45-51.

<sup>27</sup>Febianta Octora Bangun, “Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Sorbitol dalam Sediaan Pasta Gigi Karbopol yang Mengandung Minyak Kayu Manis (*Cinnamomum Burmanii (BI)*)” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014), h. 17.

mencegah pengeluaran pasta gigi yang terlalu cepat dari dalam *tube* dan pasta gigi tersebut mampu bertahan pada sikat gigi.<sup>28</sup>

Komponen abrasif berguna untuk membersihkan gigi dari plak dan stain. Kemampuan membersihkan plak dipengaruhi perbedaan ukuran dan kekerasan komponen abrasif daripada stain dan plak pada gigi. Contoh komponen abrasif pada pasta gigi adalah silika dioksida, hidrat silika dioksida, kalsium karbonat, sodium bikarbonat, dan kalsium fosfat dihidrat. Sedangkan untuk komponen pelembab memberikan tekstur dan menjaga agar pasta gigi tetap lembab. Komponen pelembab dalam pasta gigi adalah gliserin, sorbitol, air dan xylitol.<sup>29</sup>

### **C. Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ )**

Kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) adalah senyawa yang terdapat dalam batuan kapur dalam jumlah besar. Senyawa ini merupakan mineral paling sederhana yang tidak mengandung silikon dan merupakan sumber pembuatan senyawa kalsium terbesar secara komersial.<sup>30</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R

---

<sup>28</sup>Febianta Octora Bangun, “Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Sorbitol dalam Sediaan Pasta Gigi Karbopol yang Mengandung Minyak Kayu Manis (*Cinnamomum Burmanii* (BI))”, h. 17.

<sup>29</sup>Randy Nugraha Pratama, “Efek Antibakteri Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pasta Gigi yang Mengandung Fluor terhadap Pertumbuhan Bakteri Plak”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), h. 13-14.

<sup>30</sup>Sri Risnojatningsih, “Pemanfaatan Limbah Padat Pupuk Za Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ )”, *Teknik Kimia* 6, no 1 (2009): h. 39.



**Gambar 2.3** Kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ )

Kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) biasanya digunakan dalam industri - industri cat, karet dan kertas yang harus mempunyai mutu yang tinggi, terutama kemurnian dan kehalusannya ( $0,15-0,25\mu$ ). Industri makanan, kosmetik, farmasi dan antibiotik mempunyai persyaratan yang lebih berat. Sehingga, kalsium karbonat semacam ini dibuat secara kimia. Kalsium karbonat umumnya diperoleh dari suspensi kapur padam dalam air dan gas karbon dioksida. Batu kapur terlebih dahulu dikalsinasi pada suhu  $1050^\circ \pm 50^\circ \text{C}$  dan kalsium oksida yang diperoleh dipadamkan dan diencerkan dengan air, kemudian disaring dengan ayakan yang ukuran lubangnya tertentu untuk mendapatkan suspensi yang memenuhi syarat. Pada kalsinasi batu kapur dihasilkan pula gas karbon dioksida yang digelembungkan ke dalam suspensi kapur padam dalam reaktor karbonatasi untuk membentuk kalsium karbonat.<sup>31</sup>

Kalsium karbonat memiliki bentuk serbuk, hablur mikro, putih, tidak berbau dan berasa. Salah satu bahan terpenting dalam pasta gigi sebagai bahan abrasif yang

---

<sup>31</sup>Soemargono dan Mu'tasim Billah, "Pembuatan Kalsium Karbonat dari Bittern dan Gas Karbon Dioksida secara Kontinyu", *Reaktor* 11, no 1 (2007): h. 14-21.

dapat menghilangkan partikel makanan yang menempel pada gigi, umumnya, hampir separuh dari total berat pasta gigi adalah kalsium karbonat.<sup>32</sup>

#### **D. Kalsium**

Kalsium adalah salah satu mineral yang penting bagi tubuh manusia. Kalsium merupakan sumber kehidupan manusia dalam setiap tahap perkembangan manusia, sejak masa kanak-kanak sampai lanjut usia, kalsium memiliki peranan penting dan merupakan unsur yang mutlak diperlukan. Tubuh kita mengandung lebih banyak kalsium daripada mineral lainnya. Sebagian besar kalsium terkonsentrasi pada tulang rawan dan gigi, sisanya terdapat dalam cairan tubuh dan jaringan lunak. Peranan kalsium dalam tubuh pada umumnya adalah membantu dalam proses pembentukan tulang dan gigi. Kalsium dapat diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari hewani maupun tumbuhan, salah satunya dari cangkang telur yang mengandung kalsium cukup besar. Banyaknya kalsium dalam cangkang telur tersebut dapat diperoleh dalam bentuk kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ), maka dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pasta komposit.<sup>33</sup>

#### **E. Baking Soda**


Salah satu bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan pasta komposit adalah baking soda. Baking soda atau natrium hidrogen karbonat atau natrium bikarbonat dengan rumus kimia  $\text{NaHCO}_3$  merupakan suatu kristal berwarna putih

---

<sup>32</sup>Febianta Octora Bangun, "Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Sorbitol dalam Sediaan Pasta Gigi Karbopol yang Mengandung Minyak Kayu Manis (*Cinnamomum Burmanii* (BI))" Skripsi (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014), h. 14.

<sup>33</sup>F.G. Winarno, *Kimia Pangan dan gizi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 154.

berupa butiran-butiran tepung yang halus biasanya dikenal dengan bikarbonat atau baking soda. Baking soda bersifat larut dalam air dan kurang larut dalam alkohol.<sup>34</sup>



**Gambar 2.4** Struktur natrium bikarbonat

Baking soda atau sodium bikarbonat selain digunakan untuk pembuatan lilin, sabun, bahan kecantikan lainnya juga dapat digunakan dalam pembuatan pasta komposit karena baking soda merupakan salah satu bahan abrasif yang ditambahkan dalam pasta gigi yang berguna untuk menghilangkan noda plak, tetapi tidak mengubah warna dari gigi.<sup>35</sup>

Masyarakat telah mengenal secara luas bahwa baking soda dapat digunakan sebagai bahan dasar dari pembuatan pasta gigi, dimana beberapa pertimbangan dalam pemakaian baking soda antara lain yaitu:<sup>36</sup>

- Aman dalam pemakaian
- Harganya murah
- Daya abrasif rendah
- Larut dalam air


---

<sup>34</sup>Magdalena Siregar, “Pengaruh Pemakaian Baking Soda dalam Pasta Gigi terhadap pH Saliva” *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 14-15.

<sup>35</sup>Maldupa I, et.al., eds., “Evidence base toothpaste classification, according to certain characteristics of their chemical composition”, *Baltic Dental and Maxillofacial Journal* 14, no 1 (2012): h. 9-16

<sup>36</sup>Magdalena Siregar, “Pengaruh Pemakaian Baking Soda dalam Pasta Gigi terhadap pH Saliva” *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 15.

- Kemampuan sebagai buffer
- Mencegah gigi berlubang
- Dan sebagai antibakteri




**Gambar 2.5** Baking soda

Keuntungan dalam penggunaan baking soda adalah kapasitas penyangganya, sifat abrasif yang rendah dalam penggunaan dengan konsentrasi yang tinggi, dan dapat larut dalam air. Baking soda dapat larut dalam air pada suhu ruangan (sekitar 20°C), tetapi tidak dapat larut dalam alkohol. Pada bidang kedokteran gigi, efek baking soda dalam bentuk permen karet, gel ataupun tablet pada pH mulut telah banyak diteliti dan membuktikan bahwa baking soda membantu kapasitas penyangga dari saliva. Penggunaan produk-produk yang menggunakan baking soda seperti pasta gigi sangat dianjurkan karena telah terbukti efektifitas baking soda terhadap penetralan asam.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Alicia Nadia Linardi, "Perbedaan pH Saliva Antara Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Flour" *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014), h. 15-16.

Baking soda merupakan suatu garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Apabila baking soda dilarutkan dalam air akan terhidrolisa menghasilkan basa yang dapat menetralsisir asam. Dimana baking soda dapat bereaksi dengan asam untuk melepaskan gas karbon dioksida, adapun reaksi yang terjadi yaitu :



Baking soda akan menstimulasi saraf parasimpatis dari nukleus salivatori superior dan inferior pada batang otak. Nukleus akan terangsang dengan rangsangan sentuhan dan pengecapan pada lidah dan daerah mulut serta faring, sehingga meningkatkan sekresi saliva.<sup>39</sup> Pemberian pasta gigi yang mengandung baking soda membuat terjadinya pelepasan baking soda dalam mulut dan dalam beberapa waktu menyebabkan peningkatan kapasitas penyangga dari saliva.<sup>40</sup>

Pasta gigi yang mengandung baking soda dengan konsentrasi yang tinggi yaitu 65% terbukti efektif menghilangkan stain instrinsik pada gigi dibandingkan dengan yang tidak mengandung baking soda.<sup>41</sup>

Faktor lain yang menyebabkan efek antibakteri baking soda adalah kemampuannya mengubah tekanan osmotik. Sifat hipertonik baking soda

---

<sup>38</sup>Magdalena Siregar, "Pengaruh Pemakaian Baking Soda dalam Pasta Gigi terhadap pH Saliva" *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 16.

<sup>39</sup>Dewi A, Tjahjajawati S dan Wiharja R, "Saliva Secretion Difference Before and After Rinsing with Baking Soda on Menopause Women. *J Dent* 19, no 1 (2007), h. 28-33.

<sup>40</sup>Abbate GM, Giada C dan Luca L. "Salivary pH after a glucose rinse : effects of a new sodium bicarbonate mucoadhesive spray. A preliminary study", *ARIESDUE* 9, no 1 (2013), h: 29-33.

<sup>41</sup>Magdalena Siregar, "Pengaruh Pemakaian Baking Soda dalam Pasta Gigi terhadap pH Saliva" *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004), h. 15.

menyebabkan komponen hipotonik sel bakteri akan kehilangan air, sehingga menyebabkan dehidrasi dan membunuh sel. Namun, baking soda harus berinteraksi dengan sel bakteri minimal 30 menit agar dapat efektif membunuh sel bakteri. Kemampuan antibakteri dari baking soda tidak terlalu kuat hal ini disebabkan karena sifatnya yang mudah larut, selain itu baking soda juga mampu merusak struktur matriks bakteri dan juga merusak ikatan antara bakteri dan permukaan gigi.<sup>42</sup>

#### **F. Gliserin**


Gliserin ditemukan oleh *Scheele* pada tahun 1779 dari hasil saponifikasi minyak zaitun dan dikenal dengan sebutan 'lemak dasar yang manis'. Gliserin mulai digunakan dalam bidang pengobatan dan farmasi sekitar tahun 1846. Gliserin merupakan trihidrik alkohol yang memiliki 2 primer dan 1 sekunder gugus hidroksil (OH) yang berpotensi untuk mengikat zat-zat lain. Adapun sifat dari gliserin yaitu:<sup>43</sup>

- Sifatnya jernih dan tidak berwarna,
- Konsistensi seperti sirup,
- Berupa minyak bila disentuh,
- Tidak berbau,
- Sangat manis,
- Dan sedikit panas jika dirasa.

---

<sup>42</sup>Randy Nugraha Pratama, "Efek Antibakteri Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pasta Gigi yang Mengandung Fluor terhadap Pertumbuhan Bakteri Plak", *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014), h. 16-17.

<sup>43</sup>Fania Maulani Rahmy, "Perbedaan Daya Hambat Kitosan Blangkas (*Lymulus Polyphemus*) Bermolekul Tinggi dengan Pelarut Gliserin dan VCO (*Virgin Coconut Oil*) terhadap *Fusobacterium Nucleatum* ATCC 25586 (Penelitian In-Vitro)", *Skripsi* (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009), h. 24.



**Gambar 2.6** Struktur Gliserin

Proses untuk menghasilkan gliserin adalah reaksi metanolisis atau transesterifikasi. Tahapan reaksi transesterifikasi merupakan salah satu tahapan yang penting untuk mempercepat jalannya produksi metil ester dan gliserin. Katalis yang digunakan adalah katalis basa dan asam. Katalis basa yang umum digunakan adalah potasium hidroksida (KOH), sodium hidroksida (NaOH), dan sodium metilat ( $\text{NaOCH}_3$ ) sedangkan katalis asam adalah  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Katalis yang lebih umum digunakan adalah katalis basa, karena katalis basa tidak bersifat korosif dan reaksi transesterifikasi berlangsung lebih cepat. Gliserin merupakan produk samping dari industri pembuatan lilin, sabun dan minyak.<sup>44</sup>



**Gambar 2.7** Gliserin

---

<sup>44</sup>Strilia Damayanti dan Wara Dyah Pita Rengga, "Kualitas *Refined-Glycerin* Hasil Samping Reaksi Transesterifikasi Minyak Sawit dengan Menggunakan Variasi Katalis", *Teknik 1*, no 2 (2010): h. 43-48.

Gliserin dapat digunakan sebagai humektan, dimana dari segi penampilan lebih menguntungkan karena pasta yang akan terbentuk memiliki kilap memuaskan dan konsistensi yang semisolid. Selain itu, gliserin merupakan humektan organik yang tidak menimbulkan iritasi, bersifat higroskopik dan dapat bercampur hampir dengan semua zat. Humektan dalam pasta gigi menurut formula standar Harry's Cosmeticology berkisar antara 10% - 30%.<sup>45</sup> Pada formulasi pasta gigi dibutuhkan penambahan gliserin sebagai humektan karena dapat menjaga kelembaban dan mencegah kekeringan pasta gigi dan juga berfungsi menjaga agar zat aktif dalam sediaan tidak menguap sehingga membantu memperlama kontak zat aktif pada gigi serta memperbaiki stabilitas suatu sediaan dalam jangka lama.<sup>46</sup>

### **G. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)**

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar (*ground state*). Penyerapan tersebut menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini bersifat labil, elektron akan kembali ke tingkat energi dasar sambil mengeluarkan energi yang berbentuk radiasi. Dalam SSA, atom bebas berinteraksi dengan berbagai bentuk energi seperti energi panas, energi elektromagnetik, energi kimia dan energi listrik.

---

<sup>45</sup>Yannita Dwi Bayuarti, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Anti Bakteri" *Skripsi* (Institut Pertanian Bogor, 2006): h. 12.

<sup>46</sup>Jackson, E. B., *Sugar Confectionery Manufacture*, 2nd Ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), h. 13-36.

Radiasi yang dipancarkan bersifat khas karena mempunyai panjang gelombang yang karakteristik untuk setiap atom bebas.<sup>47</sup>

Metode spektroskopi serapan atom (SSA) berprinsip pada absorpsi cahaya oleh atom. Atom-atom menyerap cahaya tersebut pada panjang gelombang tertentu tergantung pada sifat unsurnya. Transisi elektronik suatu unsur bersifat spesifik. Dengan absorpsi energi, berarti memperoleh lebih banyak energi, suatu atom pada keadaan dasar dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi.<sup>48</sup>

Hubungan kuantitatif antara intensitas radiasi yang diserap dan konsentrasi unsur yang ada dalam larutan cuplikan menjadi dasar pemakaian SSA untuk analisis unsur-unsur logam. Untuk membentuk uap atom netral dalam keadaan/tingkat energi dasar yang siap menyerap radiasi dibutuhkan sejumlah energi. Energi ini biasanya berasal dari nyala hasil pembakaran campuran gas asetilen-udara atau asetilen-N<sub>2</sub>O, tergantung suhu yang dibutuhkan untuk membuat unsur analit menjadi uap atom bebas pada tingkat energi dasar (*ground state*). Disini berlaku hubungan yang dikenal dengan hukum Lambert-Beer yang menjadi dasar dalam analisis kuantitatif secara SSA. Hubungan tersebut dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> J Basset, *Buku Ajar Vogel Kimia Analisa Kuantitatif Anorganik* (Jakarta: EGC, 1994), h. 295).

<sup>48</sup> S.M. Khopkar, *Dasar-Dasar Kimia Analitik*, (Jakarta: UI Press, 2010), h: 288.

<sup>49</sup> Maria Ristina, *Petunjuk Praktikum Instrumen Kimia* (Yogyakarta: STTN – Batan, 2006), h. 35.

$$\text{Log } I/I_0 = a.b.c$$

$$A = a.b.c$$

dengan,

A = absorbansi, tanpa dimensi

a = koefisien serapan

b = panjang jejak sinar dalam medium berisi atom penyerap

c = konsentrasi

$I_0$  = intensitas sinar mula-mula

I = intensitas sinar yang diteruskan

Pada persamaan diatas ditunjukkan bahwa besarnya absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi atom-atom pada tingkat tenaga dasar dalam medium nyala. Banyaknya konsentrasi atom-atom dalam nyala tersebut sebanding dengan konsentrasi unsur dalam larutan cuplikan. Dengan demikian, dari pemplotan serapan dan konsentrasi unsur dalam larutan standar diperoleh kurva kalibrasi. Dengan menempatkan absorbansi dari suatu cuplikan pada kurva standar akan diperoleh konsentrasi dalam larutan cuplikan.<sup>50</sup>

Menurut Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman bahwa, bagian-bagian SSA adalah sebagai berikut.<sup>51</sup>

- a. Sumber sinar: sumber sinar yang lazim dipakai adalah lampu katoda berongga (*hollow cathode lamp*). Lampu ini terdiri atas tabung kaca tertutup yang mengandung suatu katoda dan anoda. Katoda sendiri berbentuk silinder berongga yang terbuat dari logam atau dilapisi dengan logam tertentu. Tabung logam ini

---

<sup>50</sup>R. A. Day dan A. L Underwood, *Analisis Kimia Kuantitatif* (Jakarta: Erlangga, 2001), h. 69

<sup>51</sup>Ibnu Gholib Gandjar dan Abdul Rohman, *Kimia Farmasi Analisis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h: 305-312.

diisi dengan gas mulia (neon atau argon) dengan tekanan rendah 10-15 torr. Neon biasanya lebih disukai karena memberikan intensitas pancaran lampu yang lebih rendah.

- b. Tempat sampel: dalam analisis spektrofotometri serapan atom, sampel yang akan dianalisis harus diuraikan menjadi atom-atom netral yang masih dalam keadaan dasar. Ada berbagai macam alat yang dapat digunakan untuk mengubah suatu sampel menjadi uap atom-atom yaitu, nyala (*Flame*) dan tanpa nyala (*Flameless*). Nyala (*Flame*) yang digunakan untuk mengubah sampel yang berupa padatan atau cairan menjadi bentuk uap atomnya dan juga berfungsi untuk atomisasi. Tanpa nyala (*Flameless*) yang dilakukan dalam tungku dari grafit seperti tungku yang dikembangkan oleh Masmann.
- c. Monokromator: pada SSA, monokromator dimaksudkan untuk memisahkan dan memilih panjang gelombang yang digunakan dalam analisis. Disamping sistem optik, dalam monokromator juga terdapat suatu alat yang digunakan untuk memisahkan radiasi resonansi dan kontinyu yang disebut dengan *chopper*.
- d. Detektor: detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengamatan. Biasanya digunakan tabung penggandaan foton (*photomultiplier tube*). Ada dua cara yang dapat digunakan dalam sistem deteksi yaitu yang memberikan respon terhadap radiasi resonansi dan radiasi kontinyu dan yang hanya memberikan respon terhadap radiasi resonansi. pada cara pertama, *output* yang dihasilkan dari radiasi resonansi dan radiasi kontinyu disalurkan pada sistem galvanometer dan setiap perubahan yang disebabkan oleh

radiasi resonansi akan menyebabkan perubahan *output*. Pada cara kedua, *output* berasal dari resonansi dan radiasi kontinu yang dipisahkan. Dalam hal ini, sistem penguat harus cukup selektif untuk dapat membedakan radiasi. Cara terbaik adalah dengan menggunakan detektor yang hanya peka terhadap radiasi resonansi yang termodulasi.

- e. Readout: merupakan suatu alat penunjuk atau dapat juga diartikan sebagai sistem pencatatan hasil. Pencatatan hasil dilakukan dengan suatu alat yang telah terkalibrasi untuk pembacaan suatu transmisi atau absorpsi. Hasil pembacaan dapat berupa angka atau kurva dari suatu *recorder* yang menggambarkan absorpsi atau intensitas emisi.



**Gambar 2.8** Gambar AAS Varian AA240 FS

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai November 2015 di Laboratorium Kimia Analitik, Kimia Anorganik dan Kimia Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### 1. Alat

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah spektrofotometer serapan atom varian AA240 FS, neraca analitik, oven, hot plate, ayakan, buret asam 50 mL, mortal dan alu, statif dan klem, labu takar 500 mL, 250 mL, 100 mL dan 25 mL, gelas kimia 1000 mL, 500 mL, 250 mL dan 100 mL, erlenmeyer 300 mL, pipet volume 25 mL, pipet skala 10 mL dan 5 mL, termometer, batang pengaduk, bulp, botol semprot dan gelas plastik.

##### 2. Bahan

Bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah air ( $H_2O$ ), amonium hidroksida ( $NH_4OH$ ) p.a, amonium klorida ( $NH_4Cl$ ), aquabides ( $H_2O$ ), aqua DEM ( $H_2O$ ), asam klorida ( $HCl$ ) 6 M, asam nitrat ( $HNO_3$ ) p.a, asam perklorat ( $HClO_4$ ) p.a, baking soda ( $NaHCO_3$ ), cangkang telur ayam ras, dinatrium etilen diamin tetra asetat ( $Na_2EDTA$ ), gliserin, indikator murexid, indikator eriochrom black T (EBT), kertas pH, kertas whatman no. 42, magnesium sulfat ( $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ), dan natrium hidroksida ( $NaOH$ ) 4 M.

## C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu:

### 1. Pembuatan Serbuk Cangkang Telur (Kalsium Karbonat)

- a. Cangkang telur dibersihkan dan direndam dengan menggunakan air panas.
- b. Kemudian, dikeringkan dalam oven pada suhu  $105^{\circ}\text{C}$  selama 30 menit.
- c. Setelah itu, cangkang telur dihaluskan dengan menggunakan mortal dan alu sampai menjadi serbuk yang halus.
- d. Lalu, serbuk cangkang telur diayak dengan ukuran 100 mesh.

### 2. Penentuan Kadar Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dengan cara Titrasi EDTA

#### a. Pembakuan Etilen Diamin Tetra Asetat (EDTA)

- 1) Larutan  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  0,01 M dipipet sebanyak 50 mL ke dalam buret asam
- 2) Kemudian padatan  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$  ditimbang sebanyak 0,6 gram dan dilarutkan dengan aquabides ke dalam labu takar 250 mL.
- 3) Kemudian dipipet 25 mL dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer.
- 4) Lalu ditambahkan 10 mL buffer pH 10 dan sedikit indikator murexid.
- 5) Setelah itu, dititrasi dengan larutan  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  0,01 M hingga berwarna biru.
- 6) Dan volume titran dicatat.

#### b. Penentuan Kadar $\text{CaCO}_3$

- 1) Ditimbang  $\pm 3$  gram serbuk cangkang telur dalam gelas kimia 250 mL.
- 2) Kemudian ditambahkan aqua DM dan 50 mL HCl 6 M sambil diaduk.
- 3) Larutan dipanaskan sampai 50 mL dan diaduk hingga larut, kemudian didinginkan.

- 4) Larutan disaring dan diencerkan hingga tanda batas pada labu takar 250 mL.
- 5) Larutan dipipet 25 mL ke dalam labu takar 100 mL dan diencerkan hingga tanda batas.
- 6) Kemudian larutan dipipet 5 mL ke dalam erlenmeyer.
- 7) Lalu, ditambahkan 50 mL aqua DEM, 2 mL larutan NaOH 4 M dan indikator murexid/ NaCl.
- 8) Larutan dititrasi dengan larutan baku EDTA hingga berwarna ungu kebiruan.
- 9) Volume titran dicatat dan dihitung kadar kalsium karbonatnya.

### **3. Penentuan kadar kalsium pada cangkang telur menggunakan SSA**

- a. Serbuk cangkang telur ditimbang  $\pm 1$  gram, lalu ditambahkan aquabides sebanyak 50 mL dan asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) p.a sebanyak 5 mL.
- b. Kemudian, ditambahkan batu didih dan dipanaskan sampai volume 20 mL, lalu didinginkan.
- c. Lalu, ditambahkan 1 mL asam perklorat ( $\text{HClO}_4$ ) p.a dan dipanaskan kembali sampai menghasilkan uap putih, kemudian didinginkan.
- d. Setelah itu, disaring menggunakan kertas whatman no. 42 ke dalam labu takar 100 mL.
- e. Larutan standar dibuat dengan konsentrasi 100, 250, 400, 550 dan 700 ppm. Caranya larutan induk 1000 ppm dipipet masing-masing 10, 25, 40, 55 dan 70 mL ke dalam labu takar 100 mL dan diencerkan dengan aquabides ( $\text{H}_2\text{O}$ ) sampai tanda batas.

- f. Absorbansi diukur dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA) pada panjang gelombang 239,9 nm. Setelah itu, absorbansinya dicatat dan dihitung kadar kalsiumnya.
- g. Dilakukan duplo.

**4. Penentuan berat optimum serbuk cangkang telur dan baking soda dalam produksi pasta komposit**

- a. Serbuk cangkang ditimbang masing-masing sebanyak 0,5; 1,0; 1,5; 3,0 dan 5,0 gram.
- b. Kemudian kalsium karbonat dicampur dengan baking soda secara berurutan sebanyak 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 dan 9,0 gram.
- c. Lalu ditambahkan gliserin ke dalam campuran sebanyak 4 mL.
- d. Diaduk sampai rata selama 10 menit.
- e. Setelah itu, dilakukan uji pH menggunakan kertas pH sebelum didiamkan selama 2 minggu.
- f. Kemudian dilakukan uji pH kembali setelah 2 minggu dan diamati.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### *A. Hasil Pengamatan*

Pada penelitian ini dilakukan untuk menentukan berat optimum kalsium karbonat dan baking soda dalam produksi pasta komposit. Kalsium karbonat diperoleh dari cangkang telur ayam ras yang ditumbuk halus dengan ukuran partikel 100 mesh. Kemudian ditentukan kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dengan cara titrasi dengan EDTA.

#### **1. Penentuan Kadar Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ ) dengan Cara Titrasi EDTA**

Penentuan kadar kalsium karbonat pada cangkang telur dilakukan dengan cara titrasi EDTA karena ion kalsium dapat membentuk kompleks dengan EDTA. EDTA termasuk senyawa yang mudah rusak sehingga dilakukan pembakuan EDTA terlebih dahulu untuk mendapatkan konsentrasi EDTA yang sebenarnya. Setelah titrasi hasil yang diperoleh untuk volume EDTA dapat dilihat pada tabel 4.1. sehingga hasil yang diperoleh dapat dihitung konsentrasi EDTA yang sebenarnya dengan menggunakan rumus pengenceran yaitu sebesar 0,0199 M.

**Tabel. 4.1** Titrasi Pembakuan EDTA

No.	V $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (mL)	V EDTA (mL)	M EDTA
1.	25	25,1	0,0199

Setelah diperoleh konsentrasi EDTA yang sebenarnya, maka dilanjutkan dengan titrasi penentuan kadar  $\text{CaCO}_3$  dalam cangkang telur, dimana hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.2. Dari hasil volume EDTA yang dihasilkan

maka dapat dihitung konsentrasi kalsium karbonat yaitu sebesar 0,0541 mol/L. Setelah didapat konsentrasi kalsium karbonat maka dapat pula dihitung persentasenya yaitu sebesar 92,57 %.

**Tabel. 4.2** Titrasi Penentuan Kadar CaCO<sub>3</sub> dalam Cangkang Telur

No.	V Sampel	V EDTA (mL)	M CaCO <sub>3</sub>	% CaCO <sub>3</sub>
1.	57	13,6	0,0541	92,57


## 2. Penentuan Kadar Kalsium dengan Menggunakan SSA

Setelah mendapatkan kadar kalsium karbonat pada cangkang telur yaitu sekitar 92,57 %, maka dilanjutkan dengan penentuan kadar kalsium pada kalsium karbonat. Untuk dapat menentukan kadar Ca<sup>2+</sup> dalam sampel, maka larutan standar harus dibuat dengan konsentrasi yang beragam yaitu 100, 250, 400, 550 dan 700 ppm yang dimaksudkan bahwa pada salah satu konsentrasi dari larutan standar yang dibuat sama atau mendekati dengan konsentrasi sampel tersebut. Setelah itu, larutan standar dan sampel diukur pada panjang gelombang 239,9 nm. Persamaan kurva standar kalsium yang dihasilkan adalah  $y = 0,00867 \pm 0,0006x$  dengan  $R^2 = 0,9978$ . Hasil dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel. 4.3** Data hasil pengukuran absorbansi larutan standar kalsium (Ca<sup>2+</sup>) pada panjang gelombang 239,9 nm

No.	Kode standar	Konsentrasi (x)	Absorban (y)
1.	Blanko	0 ppm	0,0019
2.	Standar 1	100 ppm	0,0687
3.	Standar 2	250 ppm	0,1587
4.	Standar 3	400 ppm	0,2487
5.	Standar 4	550 ppm	0,3387
6.	Standar 5	700 ppm	0,4287

Hubungan antara variasi konsentrasi larutan standar dan absorbansinya dapat dilihat pada gambar 4.1.



**Gambar 4.1** Grafik hubungan antara konsentrasi dengan daya adsorpsi larutan standar kalsium ( $\text{Ca}^{2+}$ )

Pengukuran kalsium pada sampel dilakukan sebanyak 2 kali, dimana hasil absorbansi yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.4. Dari hasil absorbansi yang diperoleh, maka dapat dihitung konsentrasi  $\text{Ca}^{2+}$  pada sampel dengan menghubungkannya dalam persamaan linear. Setelah diperoleh Konsentrasi  $\text{Ca}^{2+}$  pada sampel maka dapat pula dihitung persentase kadar kalsium pada serbuk cangkang telur yaitu sebesar 28 %.

**Tabel.4.4** Data konsentrasi kalsium ( $\text{Ca}^{2+}$ ) dalam sampel cangkang telur

No	Sampel	Absorbansi	Konsentrasi $\text{Ca}^{2+}$ (ppm)
1.	Ulangan I	0,3475	564,7167
2.	Ulangan II	0,3424	556,2167

### 3. Penentuan Berat Optimum Serbuk Cangkang Telur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan Baking Soda dalam Pembuatan Pasta Komposit

Kalsium karbonat dari cangkang telur digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pasta komposit karena kemampuannya dalam mengikat kotoran dan menguatkan gigi.

**Tabel 4.5** Variasi serbuk cangkang telur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan baking soda dalam pembuatan pasta komposit

No.	Serbuk cangkang ( $\text{CaCO}_3$ ) / gram	Baking soda (gram)	Berat pasta komposit (gram)
1.	0,5	1,0	6,63
2.	1,0	1,0	7,48
3.	1,5	1,0	7,89
4.	3,0	1,0	9,8
5.	5,0	1,0	11,7
6.	0,5	3,0	9,15
7.	1,0	3,0	9,95
8.	1,5	3,0	10,28
9.	3,0	3,0	10,96
10.	5,0	3,0	13,62
11.	0,5	5,0	11,12
12.	1,0	5,0	11,62
13.	1,5	5,0	12,11
14.	3,0	5,0	13,7
15.	5,0	5,0	15,51
16.	0,5	7,0	12,69
17.	1,0	7,0	13,46
18.	1,5	7,0	14,06
19.	3,0	7,0	15,49
20.	5,0	7,0	17,44
21.	0,5	9,0	13,77
22.	1,0	9,0	15,17
23.	1,5	9,0	15,84
24.	3,0	9,0	17,09
25.	5,0	9,0	19,72

Dari hasil pembuatan pasta komposit di atas dengan variasi masing-masing yang sudah dicampur dengan gliserin masing-masing 4 mL sebagai pelembab telah

di uji pH dan didapatkan pH 9, baik sebelum didiamkan maupun setelah didiamkan. Setelah di uji pH, maka di amati bentuk dari 25 formula yang membentuk pasta, dimana dari 25 formula tersebut terdapat tiga bagian bentuk yaitu cair, semi padat dan padat. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.6.


**Tabel 4.6** Hasil pengamatan Variasi serbuk cangkang telur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan baking soda dalam pengeluaran pasta komposit dari *tube*

No.	Kode formula	Gambar	Keterangan
1.	0,5Ca;1,0BS		Cair
2.	3,0Ca;7,0BS		Semi padat
3.	5,0Ca;9,0BS		Padat

Keterangan: Ca = serbuk cangkang telur, BS = baking soda


Dari hasil penelitian di atas dapat dilihat terdapat 3 bagian yaitu bagian cair, dimana dalam pembuatan pasta komposit jika bentuknya cair maka akan terlalu cepat keluar dari dalam *tube* sehingga tidak termasuk syarat dalam pembuatan pasta komposit. Jika bentuknya semi padat maka akan dapat mencegah pengeluaran pasta komposit yang terlalu cepat dari dalam *tube* dan mampu bertahan pada sikat gigi

sehingga masuk dalam syarat pembuatan pasta komposit. Sedangkan jika bentuknya padat maka akan keras pengeluarannya dari dalam *tube*. Pada optimalisasi baking soda dilakukan variasi masing-masing 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 dan 9,0 gram. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.2. Dimana pada optimalisasi untuk baking soda berada pada komposisi 7 gram yang bentuknya semi padat.



**Gambar 4.2** Optimalisasi baking soda dalam pembuatan pasta komposit

Optimalisasi serbuk cangkang (kalsium karbonat) dengan variasi masing-masing 0,5; 1,0; 1,5; 3,0 dan 5,0 gram yang dicampur dengan baking soda masing-masing 7 gram dan gliserin masing-masing 4 mL. Hasilnya dapat dilihat pada gambar 4.3. Dimana untuk optimalisasi serbuk cangkang telur (kalsium karbonat) berada pada komposisi 3 gram.



**Gambar 4.3** Optimalisasi serbuk cangkang (kalsium karbonat) dalam pembuatan pasta komposit

## **B. Pembahasan**


Pada penelitian ini kalsium karbonat diperoleh dari cangkang telur. Cangkang telur digunakan karena mengandung kalsium karbonat sekitar 90% sebagai komponen utama penyusun cangkang telur. Jenis cangkang telur yang digunakan adalah cangkang telur ayam ras karena terjangkau dan mudah didapat juga jumlah produksinya yang melimpah. Untuk memperoleh serbuk cangkang yang bagus, maka cangkang telur harus dibersihkan dan dikeringkan dalam oven terlebih dahulu agar tidak terkontaminasi dengan zat yang tidak diinginkan. Hasil dari ayakan untuk serbuk cangkang yaitu ukuran 100 mesh, dimana bentuknya seperti tepung.

Untuk mengetahui kandungan kalsium karbonat pada cangkang telur ayam ras ini maka dilakukan penentuan kadar kalsium karbonat dengan cara titrasi EDTA

karena ion kalsium dapat membentuk kompleks dengan EDTA. Untuk melarutkan serbuk cangkang maka diperlukan pelarut aqua DEM (H<sub>2</sub>O) dan asam klorida (HCl) 6 M, dimana HCl termasuk asam kuat sehingga mampu melarutkan serbuk cangkang tersebut. Proses pemanasan dalam pelarutan serbuk cangkang berfungsi untuk memutuskan ikatan. Dan proses pengenceran kembali dilakukan karena sampel masih terlalu pekat, dimana diketahui sampel cangkang telur tinggi akan kalsium karbonat, oleh karena itu perlu dilakukan pengenceran kembali. Pelarut yang digunakan dalam proses titrasi yaitu aqua DEM (H<sub>2</sub>O) dan natrium hidroksida (NaOH) 4 M untuk menetralkan sampel yang sudah dilarutkan dengan HCl juga indikator murexid yang berfungsi untuk merubah warna jadi pink, Proses reaksi antara ion kalsium dengan EDTA tersebut adalah sebagai berikut:



Reaksi pembentukan senyawa kompleks yang terjadi yaitu:



pink

ungu kebiruan

Hasil perhitungan yang diperoleh bahwa konsentrasi CaCO<sub>3</sub> yang diperoleh adalah 0,0541 mol/L atau sebesar 92,57%. Maka dari itu digunakan cangkang telur karena tingginya kalsium karbonat, dimana kalsium karbonat berfungsi untuk mengikat kotoran sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pasta komposit.

Tingginya kadar kalsium karbonat dalam cangkang telur berarti merupakan sumber dari kalsium, dimana kalsium dalam pembuatan pasta komposit berfungsi

untuk menguatkan gigi. Sumber kalsium yang diperoleh dari kalsium karbonat dapat ditentukan dengan metode spektrofotometer serapan atom (SSA). Pelarut yang digunakan untuk proses destruksi yaitu aquabides ( $H_2O$ ) dan asam nitrat ( $HNO_3$ ) yang berfungsi untuk mengikat atom, dimana proses destruksi berfungsi untuk memutuskan senyawa-senyawa kompleks yang terdapat dalam sampel sehingga hanya logam  $Ca^{2+}$  yang terdapat di dalamnya. Sedangkan asam perklorat ( $HClO_4$ ) berfungsi untuk menghilangkan logam-logam yang masih tersisa. Hasil yang diperoleh dari pengukuran absorbansi dengan SSA yaitu untuk sampel I sebesar 0,3475 dan sampel II sebesar 0,3424. Untuk menentukan kadar kalsium dibutuhkan larutan standar kalsium dengan deret standar berturut-turut yaitu, 100 ppm, 250 ppm, 400 ppm, 550 ppm dan 700 ppm, maka dari itu diperoleh persamaan linear  $y = 0,0087 + 0,0006x$ . Dari perhitungan yang diperoleh bahwa kadar kalsium pada cangkang telur pada sampel I sebesar 28 % dan sampel II juga sebesar 28 %. Jadi kadar kalsium pada cangkang telur ayam ras sebesar 28 %. Hasil kadar kalsium pada cangkang telur ayam ras yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan data yang diperoleh dari laboratorium ilmu nutrisi dan makanan IPB tahun 2008 yaitu sebesar 19,20 %.

Hasil yang diperoleh bahwa cangkang telur mengandung kalsium karbonat 92,57 % dan kalsium 28 %, sehingga dapat disimpulkan bahwa serbuk cangkang telur dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan pasta komposit. Dimana dalam pembuatan pasta komposit ini diperlukan optimalisasi serbuk cangkang dan baking soda agar dapat mengetahui komposisi yang benar. Pasta komposit dibuat 25 formula

dengan variasi serbuk cangkang (kalsium karbonat) masing-masing (0,5; 1,0; 1,5; 3,0 dan 5,0) gram dan baking soda dengan variasi masing-masing (1,0; 3,0; 5,0; 7,0 dan 9,0) gram. Hasil yang diperoleh untuk uji pH pada pasta komposit sebelum didiamkan dan setelah didiamkan selama 2 minggu adalah 9. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variasi baking soda dan kalsium karbonat tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pH dalam pembuatan pasta komposit. Sehingga, masuk dalam ketentuan Standar Nasional Indonesia yaitu 4,5 – 10,5.

Semua pasta komposit yang telah dibuat dari 25 formula ini memenuhi syarat untuk nilai pH, baik sebelum didiamkan maupun setelah didiamkan. Namun, dilihat dari bentuk atau fisiknya ada yang tidak memenuhi syarat dalam pembuatan pasta komposit ini, dimana syaratnya yaitu harus terbentuk pasta dan mudah dikeluarkan dari *tube*. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada gambar 4.2. Pasta komposit yang dipilih adalah perbandingan antara 3 gram serbuk cangkang telur ( $\text{CaCO}_3$ ) atau sekitar 19 % dan 7 gram baking soda atau sekitar 45 % karena berbentuk pasta (semi padat) dan mudah dikeluarkan dari dalam *tube*. Hasilnya dapat dilihat pada grafik untuk optimalisasi baking soda berada pada berat optimum 7 gram sedangkan untuk optimalisasi serbuk cangkang (kalsium karbonat) dapat juga dilihat pada gambar 4.3. Optimalisasi serbuk cangkang (kalsium karbonat) yang menunjukkan berat optimumnya yaitu pada perbandingan 3 gram serbuk cangkang dan 7 gram baking soda. Komposisi 3 gram serbuk cangkang dipilih karena bentuknya yang lebih kental dibandingkan dari komposisi serbuk cangkang 0,5; 1,0 dan 1,5 gram. Sedangkan untuk formula 5 gram serbuk cangkang dan 7 gram baking soda pengeluarannya

agak padat atau keras, sehingga dapat disimpulkan bahwa berat optimum untuk serbuk cangkang adalah 3 gram atau sekitar 19%. Namun, setelah didiamkan selama 2 minggu bentuknya berubah jadi lebih encer, dimana terbentuk 2 lapisan. Penyebab ini terjadi karena baking soda dapat larut dalam air, dimana gliserin yang digunakan mengandung air, sehingga bobotnya menurun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pasta komposit tidak dapat bertahan dalam 2 minggu.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berat optimum kalsium karbonat dari cangkang telur untuk produksi pasta komposit sebesar 3 gram dengan perbandingan 3,0 Ca : 7,0BS.

#### ***B. Saran***

Saran dari penelitian ini yaitu perlu dilakukan penelitian variasi formula gliserin untuk mengetahui pengaruh viskositasnya dan perlu dilakukan perbandingan kadar kalsium karbonat pada cangkang telur ayam ras dan cangkang telur bebek.

## DAFTAR PUSTAKA


- A, Dewi, Tjahajawati S dan Wiharja R, "Saliva Secretion Difference Before and After Rinsing with Baking Soda on Menopause Women. *J Dent* 19, no 1 (2007), h. 28-33.
- Al Fanjari, Dr. Ahmad Syauki. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Al-Maragih, Ahmad Mushthafa. *Terj. Drs. Hery Noer Aly, K. Anshori Umar Sitanggal, Bahrin Abubakar, Lc, Tafsir al-Maraghiy*, Tafsir Al- Maragi 11. Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1989.
- Asip, Faisol, Ridha Mardhiah dan Husna, "Uji Efektifitas Cangkang Telur dari Mengadsorpsi Ion Fe dengan Proses Batch", *Teknik Kimia* 15, no 2 (2008): h. 22-26.
- Bangun, Febianta Octora. "Pengaruh Peningkatan Konsentrasi Sorbitol dalam Sediaan Pasta Gigi Karbopol yang Mengandung Minyak Kayu Manis (*Cinnamomum Burmanii (BI)*)", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2014.
- Basset, J. *Buku Ajar Vogel Kimia Analisa Kuantitatif Anorganik*. Jakarta: EGC, 1994), h. 295
- Bayuarti, Yannita Dwi, "Kajian Proses Pembuatan Pasta Gigi Gambir (*Uncaria gambir* Roxb) sebagai Anti Bakteri", *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2006.
- Chang, Raymond. *Kimia Dasar Konsep-Konsep Inti Edisi ketiga Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Chowdhury, Banani R. et.al., eds., "Herbal Toothpaste-A Possible Remedy for Oral Cancer", *Natural Product* 6, (2013): h. 44-55.
- Damayanti, Strilia dan Wara Dyah Pita Rengga, "Kualitas *Refined-Glyserin* Hasil Samping Reaksi Transesterifikasi Minyak Sawit dengan Menggunakan Variasi Katalis", *Teknik 1*, no 2 (2010): h. 43-48.
- Day, R. A. dan A. L Underwood, *Analisis Kimia Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Departemen Agama. *Al-quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010).
- E. B., Jackson. *Sugar Confectionery Manufacture*, 2nd Ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

- Gandjar, Ibnu Gholib dan Abdul Rohman, *Kimia Farmasi Analisis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- GM, Abbate, Giada C dan Luca L. "Salivary pH after a glucose rinse : effects of a new sodium bicarbonate mucoadhesive spray. A preliminary study", *ARIESDUE* 9, no 1 (2013), h: 29-33.
- I, Maldupa, et.al., eds., "Evidence base toothpaste classification, according to certain characteristics of their chemical composition", *Baltic Dental and Maxillofacial Journal* 14, no 1 (2012): h. 9-16.
- Junaidi, Rido, Syukri Arief dan Syukri, "Sintesis dan Karakterisasi Komposit yang Berbahan Dasar Kitosan, Silika dan Kalsium Fosfat", *Kimia* 2, no 1 (2013): h. 77-82.
- Khopkar, S.M., *Dasar-Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI Press, 2010.
- Linardi, Alicia Nadia. "Perbedaan pH Saliva Antara Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pengguna Pasta Gigi yang Mengandung Flour", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Mahreni dan Endang Sulistyawati, "Pemanfaatan Kulit Telur sebagai katalis Biodiesel dari Minyak Sawit dan Metanol" *Teknik Kimia*, (2011): h. 1-6.
- Miles, Richard, Garry D dan Butcher DVM. *Ilmu Unggas, Jasa Ekstensi Koperasi, Lembaga Ilmu Pangan dan Pertanian*. Gainesville: Universitas Florida, 2009.
- MS., Muhammad Rasyaf. *Pengelolaan Produksi Telur*. Yogyakarta: KANISIUS, 1991.
- Nurlaela, A., et.al., eds., "Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur Ayam dan Bebek sebagai Sumber Kalsium untuk Sintesis Mineral Tulang" *FPI* 10, (2014): h.81-85.
- Nursai, Fith Khaira, Onny Indriani dan Lida A. Dewantini, "Penggunaan Na-CMC sebagai *Gelling Agent* dalam formula Pasta Gigi Ekstrak Etanol 70% Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava* L)", *Farmasains* 1, no 1 (2010): h. 45-51.
- Poedjiadi, Anna dan F.M. Titin Supriyanti, "Dasar-Dasar Biokimia". Jakarta: UI-Press, 1994.
- Pratama, Randy Nugraha. "Efek Antibakteri Pasta Gigi yang Mengandung Baking Soda dan Pasta Gigi yang Mengandung Fluor terhadap Pertumbuhan Bakteri Plak", *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014.
- Puspitasari, Nila. "Penentuan Kadar Kalsium Berbagai Jenis Kulit Telur Melalui Perendaman dalam Asam Cuka sebagai Alternatif Sumber Belajar Kimia SMA/MA pada Materi Pokok Kimia Unsur", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Sunan Kalijaga, 2009.

- Quthb, Sayyid. *Terj. Drs. As'ad Yasin, Abdul Hayyie al Kattani, Lc., etc. al., Fi Zhilalil Qur'an*, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 6. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rahmy, Fania Maulani. "Perbedaan Daya Hambat Kitosan Blangkas (*Lymulus Polyphemus*) Bermolekul Tinggi dengan Pelarut Gliserin dan VCO (*Virgin Coconut Oil*) terhadap *Fusobacterium Nucleatum* ATCC 25586 (Penelitian In-Vitro)", *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Risnojatiningsih, Sri. "Pemanfaatan Limbah Padat Pupuk Za Sebagai Bahan Baku Pembuatan Kalsium Karbonat ( $\text{CaCO}_3$ )", *Teknik Kimia* 6, no 1 (2009): h. 39.
- Ristina, Maria. *Petunjuk Praktikum Instrumen Kimia*. Yogyakarta: STTN – Batan, 2006.
- Roslan, Anis Nadhia Bt, Jenny Sunariani dan Anis Irmawati, "Penurunan Sensitivitas Rasa Manis Akibat Pemakaian Pasta Gigi yang Mengandung Sodium Lauryl Sulphate 5%" *PDGI* 58, no 2 (2009): h. 10-13.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Siregar, Magdalena. "Pengaruh Pemakaian Baking Soda dalam Pasta Gigi terhadap pH Saliva", *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Sitous, Jaso Parson P. A. G., "Pemanfaatan Pemberian Tepung Cangkang Telur Ayam Ras dalam Ransum terhadap Performans Burung Puyuh (*Cortunix-Cortunix Japonica*) Umur 0-42 Hari", *Skripsi*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009.
- SNI 12-3524-1995. "*Pasta Gigi*". Jakarta: Dewan Standarisasi Nasional, 1995.
- Soemargono dan Mu'tasim Billah, "Pembuatan Kalsium Karbonat dari Bittern dan Gas Karbon Dioksida secara Kontinyu", *Reaktor* 11, no 1 (2007): h. 14-21.
- Sridianti, "Pengertian Gliserin dan Kegunaannya", *Artikel Kimia*, <http://Sridianti.ArtikelKimia.htm/2014/06/Pengertian-Gliseri-dan-Kegunaannya>, Html (11 Mei 2015).
- Syam, Zakiah Zulfitri, H. Amiruddin Kasim dan Hj. Musdalifah Nurdin, "Pengaruh Serbuk Cangkang Telur Ayam terhadap Tinggi Tanaman Kamboja Jepang (*Adenium Obesum*)", *FKIP* 3, (2014): h. 9-15.
- Winarno, F.G. *Kimia Pangan dan gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Zulti, Fifia. "Spektroskopi Inframerah, Serapan Atomik, Serapan Sinar Tampak dan Ultraviolet Hidroksiapatit dari Cangkang telur", *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1. Skema Pembuatan Serbuk Cangkang Telur (Kalsium Karbonat)




## Lampiran 2. Skema Penentuan Kadar Kalsium ( $\text{CaCO}_3$ ) dengan cara titrasi

### EDTA

#### a. Pembakuan etilen diamin tetra asetat (EDTA)




b. Penentuan kadar kalsium karbonat ( $\text{CaCO}_3$ )




### Lampiran 3. Skema Penentuan Kadar Kalsium dalam Serbuk Cangkang Telur

#### a. Preparasi sampel



#### b. Pembuatan Larutan deret standar kalsium 0, 100, 250, 400, 550 dan 700 mg/l




c. Pembuatan kurva standar kalsium


Larutan deret standar kalsium dan sampel

Diukur absorbansinya dengan AAS dengan panjang gelombang ( $\lambda = 239,9 \text{ nm}$ )

Hasil



**Lampiran 4. Skema Penentuan berat optimum Serbuk Cangkang ( $\text{CaCO}_3$ ) dan baking soda dalam produksi pasta komposit**



Keterangan:

CaCO <sub>3</sub>	Baking soda	Gliserin
0,5	1,0	4
1,0	1,0	4
1,5	1,0	4
3,0	1,0	4
5,0	1,0	4
0,5	3,0	4
1,0	3,0	4
1,5	3,0	4
3,0	3,0	4
5,0	3,0	4
0,5	5,0	4
1,0	5,0	4
1,5	5,0	4
3,0	5,0	4
5,0	5,0	4
0,5	7,0	4
1,0	7,0	4
1,5	7,0	4
3,0	7,0	4
5,0	7,0	4
0,5	9,0	4
1,0	9,0	4
1,5	9,0	4
3,0	9,0	4
5,0	9,0	4

## Lampiran 5. Pembuatan larutan dalam Penentuan Kadar CaCO<sub>3</sub> dengan Cara

### Titrasi EDTA

#### a. Pembuatan larutan HCl 6 M

$$\text{Dik. \%} = 37\%$$

$$\text{BJ} = 1,19 \text{ g/L}$$

$$\text{Mr} = 36,5 \text{ g/mol}$$

$$\text{V}_2 = 100 \text{ mL}$$

$$\text{M}_2 = 6$$

$$\text{M} = \frac{\% \times \text{BJ} \times 1000}{\text{Mr}}$$

$$\text{M} = \frac{37\% \times 1,19 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times 1000}{36,5 \frac{\text{g}}{\text{mol}}}$$

$$= 12,06 \text{ M}$$

$$\text{V}_1 \text{M}_1 = \text{V}_2 \text{M}_2$$

$$\text{V}_1 \cdot 12,06 \text{ M} = 100 \text{ mL} \cdot 6 \text{ M}$$

$$\text{V}_1 = \frac{600 \text{ mL} \cdot \text{M}}{12,06 \text{ M}}$$

$$\text{V}_1 = 50 \text{ mL}$$

#### b. Pembuatan larutan NaOH 4 M

$$\text{Dik. Mr} = 40$$

$$\text{L} = 0,025$$

$$\text{M} = 4$$

$$\text{Dit. g.....?}$$

$$\begin{aligned}
 g &= Mr \times L \times M \\
 &= 40 \text{ g/mol} \times 0,025 \text{ L} \times 4 \text{ mol/L} \\
 &= 4 \text{ gr}
 \end{aligned}$$

c. Pembuatan buffer pH 10 dalam 50 mL

(0,2358 gr  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  + 0,156 gr  $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ) dilarutkan dalam 10 mL aquades + 3,38 gr  $\text{NH}_4\text{Cl}$  + 28,6 mL  $\text{NH}_4\text{OH}$  p.a diencerkan sampai volume 50 mL.

d. Indikator murexid

0,2 gr murexid + 0,1415 gr  $\text{NaCl}$

e. Pembuatan larutan  $\text{Na}_2\text{EDTA}$  0,01 M

Dik.  $Mr = 372,238 \text{ g/mol}$

$M = 0,01 \text{ mol/L}$

$L = 0,5 \text{ L}$

$$g = Mr \times L \times M$$

$$g = 372,238 \text{ g/mol} \times 0,5 \text{ L} \times 0,01 \text{ mol/L}$$

$$= 1,86 \text{ g}$$

f. Pembakuan EDTA

No.	V $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (mL)	V EDTA (mL)
1.	25	24,5
2.	25	25,7
	Rata-rata	25,1

$$\text{Dik. } V_1 = 25,1 \text{ mL} \longrightarrow \frac{V_a + V_b}{2} = \frac{24,5 + 25,7}{2} = 25,1 \text{ mL}$$

$$V_2 = 50 \text{ mL}$$

$$M_1 = 0,01 \text{ M}$$

Dit.  $M_2$ .....?

$$\begin{aligned} M_2 &= \frac{V_1 \times M_1}{V_2} \\ &= \frac{50 \text{ mL} \times 0,01 \text{ M}}{25,1 \text{ mL}} \\ &= 0,0199 \text{ M} \end{aligned}$$

g. Penentuan kadar  $\text{CaCO}_3$  pada cangkang telur

No.	V Sampel	V EDTA (mL)
1.	57	13,7
2.	57	13,5
	Rata-rata	13,6

$$\text{Dik. } V_1 = 13,6 \text{ mL} \longrightarrow \frac{V_a + V_b}{2} = \frac{13,7 + 13,5}{2} = 13,6 \text{ mL}$$

$$V_2 = 5 \text{ mL}$$

$$M_1 = 0,0199 \text{ M}$$

Dit.  $M_2$ .....?

$$\begin{aligned} M_2 &= \frac{V_1 \times M_1}{V_2} \\ &= \frac{13,6 \text{ mL} \times 0,0199 \text{ M}}{5 \text{ mL}} \\ &= 0,0541 \text{ mol/L} \end{aligned}$$

h. Penentuan %  $\text{CaCO}_3$  pada cangkang telur

$$\text{Dik. } M_{\text{CaCO}_3} = 0,0541 \text{ mol/L}$$

$$M_{r\text{CaCO}_3} = 100,086 \text{ gr/mol}$$

$$\text{FP} = 9$$

$$V = 57 \text{ mL} \rightarrow 0,057 \text{ L}$$

$$\text{Berat sampel} = 3,0006 \text{ gr}$$

$$\begin{aligned} \% \text{CaCO}_3 &= \frac{N_{\text{CaCO}_3} \times M_{r\text{CaCO}_3} \times \text{FP} \times V}{\text{Bobot sampel}} \times 100\% \\ &= \frac{0,0541 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 100,086 \frac{\text{gr}}{\text{mol}} \times 9 \times 0,057 \text{ L}}{3,0006 \text{ gr}} \times 100\% \\ &= \frac{2,7778}{3,0006} \times 100\% \\ &= 92,57 \% \end{aligned}$$

## Lampiran 6. Pembuatan larutan standar dalam penentuan kadar kalsium pada

### kalsium karbonat dengan SSA

- a. Pembuatan larutan standar kalsium 100 ppm

Dik.  $M_1 = 1000 \text{ ppm}$

$$M_2 = 100 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Dit.  $V_1$ .....?

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{V_2 \times M_2}{M_1} \\ &= \frac{100 \text{ mL} \times 100 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\ &= 10 \text{ mL} \end{aligned}$$

- b. Pembuatan larutan standar kalsium 250 ppm

Dik.  $M_1 = 1000 \text{ ppm}$

$$M_2 = 250 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Dit.  $V_1$ .....?

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{V_2 \times M_2}{M_1} \\ &= \frac{100 \text{ mL} \times 250 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\ &= 25 \text{ mL} \end{aligned}$$

c. Pembuatan larutan standar kalsium 400 ppm

$$\text{Dik. } M_1 = 1000 \text{ ppm}$$

$$M_2 = 400 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Dit.  $V_1$ ....?

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{V_2 \times M_2}{M_1} \\ &= \frac{100 \text{ mL} \times 400 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\ &= 40 \text{ mL} \end{aligned}$$

d. Pembuatan larutan standar kalsium 550 ppm

$$\text{Dik. } M_1 = 1000 \text{ ppm}$$

$$M_2 = 550 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Dit.  $V_1$ ....?

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{V_2 \times M_2}{M_1} \\ &= \frac{100 \text{ mL} \times 550 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\ &= 55 \text{ mL} \end{aligned}$$

e. Pembuatan larutan standar kalsium 700 ppm

$$\text{Dik. } M_1 = 1000 \text{ ppm}$$

$$M_2 = 700 \text{ ppm}$$

$$V_2 = 100 \text{ mL}$$

Dit.  $V_1$ ....?

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{V_2 \times M_2}{M_1} \\ &= \frac{100 \text{ mL} \times 700 \text{ ppm}}{1000 \text{ ppm}} \\ &= 70 \text{ mL} \end{aligned}$$

**Lampiran 7. Analisa Data Kalsium Pada Cangkang Telur (Kalsium Karbonat)**

No.	Konsentrasi (x)	Absorban (y)	x <sup>2</sup>	y <sup>2</sup>	x.y
1.	0 ppm	0,0019	0	0,00000361	0
2.	100 ppm	0,0620	10000	0,003844	6,2
3.	250 ppm	0,1775	62500	0,03150625	44,375
4.	400 ppm	0,2483	160000	0,061653	99,32
5.	550 ppm	0,3278	302500	0,107453	180,29
6.	700 ppm	0,4345	490000	0,188790	304,15
n= 6	Σ x = 2000	Σ y = 1,252	x <sup>2</sup> = 1025000	y <sup>2</sup> = 0,39325	xy = 634,335

a. Persamaan Garis Linier

$$Y = a + bx$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{6 \times (634,335) - (2000) \times (1,252)}{6 \times 1025000 - (2000)^2}$$

$$b = \frac{1302,01}{2150000}$$

$$b = 0,0006$$

$$a = y_{\text{rata-rata}} - bx_{\text{rata-rata}}$$

$$a = 0,208667 - 0,0006 (3,3333)$$

$$a = 0,00867$$

Jadi, persamaan linier yang diperoleh adalah :

$$y = 0,00867 \pm 0,0006x$$

$$R^2 = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{((n \sum x^2) - (\sum x)^2)((n \sum y^2) - (\sum y)^2)}}$$

$$R^2 = \frac{6 \times (634,335) - (2000) \times (1,252)}{\sqrt{((6 \times 1025000 - (2000)^2)((6 \times 0,39325) - (1,252)^2))}}$$

$$R^2 = \frac{1302,01}{\sqrt{(2150000)(0,792)}}$$

$$R^2 = \frac{1302,01}{1304,91}$$

$$R^2 = 0,9978$$

Jadi, absorbansi setiap konsentrasi yaitu:

$$\begin{aligned} Y_1 &= a + bx_1 \\ &= 0,00867 + 0,0006 (100) \\ &= 0,0687 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= a + bx_2 \\ &= 0,00867 + 0,0006 (250) \\ &= 0,1587 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_3 &= a + bx_3 \\ &= 0,00867 + 0,0006 (400) \\ &= 0,2487 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_4 &= a + bx_4 \\ &= 0,00867 + 0,0006 (550) \\ &= 0,3387 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_5 &= a + bx_5 \\ &= 0,00867 + 0,0006 (700) \\ &= 0,4287 \end{aligned}$$

Jadi, kadar kalsium ( $\text{Ca}^{2+}$ ) pada cangkang telur yaitu;

$$Y = a + bx_1$$

$$0,3475 = 0,00867 + 0,0006x$$

$$0,0006x = 0,3475 - 0,00867$$

$$x_1 = \frac{0,3475 - 0,00867}{0,0006}$$
$$= 564,7167 \text{ mg/L}$$

$$= 0,56472 \text{ g/L}$$

$$\text{Ca}^{2+} \% = \frac{C \times FP \times V}{\text{Bobot sampel}}$$
$$= \frac{0,56472 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times 5 \times 0,1 \text{ L}}{1,0009 \text{ g}} \times 100\%$$
$$= 28,21\%$$
$$= 28\%$$

$$Y = a + bx_2$$

$$0,3424 = 0,00867 + 0,0006x$$

$$0,0006x = 0,3424 - 0,00867$$

$$x_2 = \frac{0,3424 - 0,00867}{0,0006}$$
$$= 556,2167 \text{ mg/L}$$


$$= 0,5562 \text{ g/L}$$

$$\text{Ca}^{2+} \% = \frac{C \times FP \times V}{\text{Bobot sampel}}$$
$$= \frac{0,5562 \frac{\text{g}}{\text{L}} \times 5 \times 0,1 \text{ L}}{1,0008 \text{ g}} \times 100\% = 28 \%$$

**Lampiran 8. Gambar pasta komposit sebelum dan setelah didiamkan selama 2 minggu**

Kode sampel	Pasta komposit sebelum didiamkan	Pasta komposit setelah didiamkan
0,5Ca;1,0BS		
1,0Ca;1,0BS		
1,5Ca;1,0BS		
3,0Ca;1,0BS		
5,0Ca;1,0BS		

0,5Ca;3,0BS		
1,0Ca;3,0BS		
1,5Ca;3,0BS		
3,0Ca;3,0BS		
5,0Ca;3,0BS		

0,5Ca;5,0BS		
1,0Ca;5,0BS		
1,5Ca;5,0BS		
3,0Ca;5,0BS		
5,0Ca;5,0BS		

0,5Ca;7,0BS		
1,0Ca;7,0BS		
1,5Ca;7,0BS		
3,0Ca;7,0BS		
5,0Ca;7,0BS		


0,5Ca;9,0BS		
1,0Ca;9,0BS		
1,5Ca;9,0BS		
3,0Ca;9,0BS		
5,0Ca;9,0BS		


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR

**Lampiran 9. Variasi Serbuk Cangkang Telur ( $\text{CaCO}_3$ ) dan Baking Soda dalam  
Pengeluaran Pasta Komposit dari dalam *Tube***

No .	Kode sampel	Pasta komposit sebelum didiamkan	Keterangan	Pasta komposit setelah didiamkan	Keterangan
1.	0,5Ca;1,0BS		Cair		Cair
2.	1,0Ca;1,0BS		Cair		Cair
3.	1,5Ca;1,0BS		Cair		Cair
4.	3,0Ca;1,0BS		Cair		Cair
5.	5,0Ca;1,0BS		Cair		Cair

6.	0,5Ca;3,0BS		Cair		Cair
7.	1,0Ca;3,0BS		Cair		Cair
8.	1,5Ca;3,0BS		Cair		Cair
9.	3,0Ca;3,0BS		Cair		Cair
10.	5,0Ca;3,0BS		Cair		Cair
11.	0,5Ca;5,0BS		Cair		Cair

12.	1,0Ca;5,0BS		Cair		Cair
13.	1,5Ca;5,0BS		Cair		Cair
14.	3,0Ca;5,0BS		Cair		Cair
15.	5,0Ca;5,0BS		Semi padat		Cair
16.	0,5Ca;7,0BS		Semi padat		Cair
17.	1,0Ca;7,0BS		Semi padat		Cair

18.	1,5Ca;7,0BS		Semi padat		Semi padat
19.	3,0Ca;7,0BS		Semi padat		Semi padat
20.	5,0Ca;7,0BS		padat		Semi padat
21.	0,5Ca;9,0BS		Padat		Semi padat
22.	1,0Ca;9,0BS		Padat		Semi padat

23.	1,5Ca;9,0BS		Padat		Semi padat
24.	3,0Ca;9,0BS		Padat		Semi padat
25.	5,0Ca;9,0BS		Padat		Semi padat

Keterangan: Ca = serbuk cangkang telur; BS = baking soda

## Lampiran 10. Dokumentasi Penelitian



Dibersihkan



Dikeringkan



Ditumbuk halus



Diblender



Diayak ukuran 100 mesh



Serbuk cangkang telur



Pembuatan larutan HCl 6 M



Menimbang NaOH 4 gram



Pengenceran NaOH 4 M



Pembuatan Buffer pH 10 & Indikator murexid



Pemanasan sampel



Penyaringan sampel



Sampel diencerkan kembali



Pembakuan EDTA



Sebelum dititrasi



Setelah titrasi



Destruksi sampel (SSA)



Penyaringan sampel



Pembuatan larutan standar



Pemasangan lampu kalsium



Pengukuran absorbansi



Pembuatan pasta komposit



Pendiaman selama 2 minggu



Pengukuran pH

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



**Warsy Musyrifah Syamsuddin**, lahir di Selayar pada tanggal 01 Desember 1993 adalah anak ke empat dari 4 bersaudara dan beragama Islam, merupakan anak dari St Kartini Abu dan (Alm) Syamsuddin. Sebelum meraih gelar Sarjana kimia terlebih dahulu menyelesaikan pendidikan yang dimulai dari TK Pertiwi Selayar pada tahun 1999. Dilanjutkan di SDN 1 Benteng selama 3 tahun, kemudian pindah ke SDN 5 Centre Tolo pada tahun 2005, kemudian melanjutkan pendidikannya di MTsN Neg. 1 Kelara dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2008, kemudian dilanjutkan di SMA Neg.1 Kelara dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2011. Dan pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan sebagai Mahasiswa Program Studi S1 Kimia di UIN Alauddin Makassar, sebagai salah satu Sekolah Tinggi Negeri yang ada di Makassar dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2016.