

**ADSORPSI LOGAM TIMBAL (Pb) DENGAN MENGGUNAKAN KITIN
DARI LIMBAH KULIT UDANG PUTIH
(*Penaes Merguiensis* de Man)**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Kimia pada
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

AYU
NIM: 60500111011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan dibawah menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Samata-Gowa, Mel 2016

Penulis



AYU
Nim: 60500111011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena limpahan nikmat, rahmat, hidayah serta ridho-Nya sehingga skripsi dengan judul “**Adsorpsi Logam Timbal (Pb) Dengan Menggunakan Kitin Dari Kulit Udang Putih (*Penaeus Marguiensis de Men*) Sebagai Adsorben**” dapat terselesaikan dengan baik. Salawat dan salam atas junjungan Nabi Allah Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabatnya. Banyak kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, berkat berbagai pihak yang membantu, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Nasir**, Ibunda **Simbara** dan saudaraku **Mulyadi** atas segala cinta, kasih sayang, doa dan segala pengorbanannya untuk kesuksesan penulis yang selalu mendidik, mendukung dan memberikan motivasi serta berbagai pihak yang memberikan kontribusi, baik itu dukungan moral maupun spiritual.

Selain itu, penulis ucapkan terima kasih pula yang setinggi-tingginya kepada:


1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. **Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D.** selaku Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. **H. Asri Saleh, S.Si., M.Si.** selaku dosen pembimbing I dan **Ibu Iin Novianty S.Si., M.Sc.** selaku dosen pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu **Syamsidar HS, ST., M.Si.** selaku dosen penguji I, Ibu **Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.** selaku dosen penguji ke II dan Bapak **Dr. Muhammad Ridwan Saleh, M.Ag.** selaku dosen penguji agama .
6. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia Fakultas SAINSTEK**, yang telah mengajar dan mendidik penulis dari semester awal hingga penulis menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
7. **Laboran Kimia Fakultas SAINSTEK** yang telah membimbing dalam pembelajaran dan praktikum terkhusus pada laboran Kimia Fisika **Kak Andi Nurrahma S.Si** yang telah membimbing dalam melakukan penelitian.
8. **Kepala staf B-POM Makassar** yang banyak membantu dalam melengkapi bahan penelitian yang dibutuhkan sehingga penelitian ini dapat berlanjut dan berjalan dengan lancar.
9. **Karyawan dan staff PT. Sucofindo** yang membantu menganalisis dan memberi arahan serta semangat sehingga sangat membantu kelancaran penelitian ini.

10. Teman-teman khususnya Kimia angkatan 2011 dan PH Comp Print yang telah memberikan bantuan fisik, motivasi dan fikiran.

Dalam penulisan skripsi ini jika masih terdapat kekeliruan maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi kelak. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin....

Samata-Gowa, Januari 2016



Ayu
NIM. 60500111011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Islam dan Pencemaran Lingkungan	5
B. Tinjauan Umum Udang Putih	7
C. Kitin	10
D. Adsorpsi.....	15
E. Logam Berat.....	22
F. SSA (<i>Spektrofotometer Sarapan Atom</i>)	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	30
B. Alat dan Bahan	30
C. Prosedur Kerja Penelitian	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil dan Pembahasan.....	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	48
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	52
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Udang Putih.....	9
2.2. Struktur Komformasi Kitin	11
2.3. Spektrofotometer Serapan Atom	28
4.4. Spektrum Serapan FT-IR	39
4.5. Hubungan antara waktu kontak dan efektivitas adsorpsi (mg/g) kitin terhadap logam Pb dengan konsentrasi 30 ppm.....	42
4.6. Hubungan antara variasi konsentrasi dan efektivitas adsorpsi (mg/g) kitin terhadap logam Pb dengan waktu kontak 90 menit	44
4.7. Isoterm Freundlich untuk adsorpsi logam Pb oleh kitin	45
4.8. Isoterm Langmuir untuk adsorpsi logam Pb oleh kitin	46
4.9. Reaksi Kitin dengan Logam Pb	47

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Komposisi kimia udang	10
2.2 Spesifikasi kelarutan kitin	12
2.3 Tingkat Pb didarah pada anak-anak	25
4.4 Tahap pengolahan sampel kulit udang putih	34
4.5 Tahap proses pembuatan kitin	35
4.6 Perbandingan gugus fungsi kitin hasil isolasi dan kitin standar	40
4.7 Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi ion Pb^{2+} dengan konsentrasi awal 30 ppm	41
4.8 Pengaruh konsentrasi terhadap adsorpsi ion Pb^{2+} dengan waktu kontak optimum 90 menit	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Proses Pembuatan Kitin	52
2. Proses Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Ion Pb^{2+} oleh Kitin	54
3. Proses Penentuan kapasitas adsorpsi ion Pb^{2+} oleh kitin	55
4. Pembuatan Larutan Baku Kerja	56
5. Pembuatan Larutan Standar	57
6. Kurva Larutan Standar	58
7. Perhitungan jumlah Ion Pb^{2+} yang teradsorpsi pada variasi waktu kontak	59
8. Perhitungan jumlah Ion Pb^{2+} yang teradsorpsi pada variasi Konsentrasi	61
9. Perhitungan Kapasitas Adsorpsi Persamaan Freunlich dan Langmuir	63
10. Dokumentasi penelitian	65

ABSTRAK

Nama : Ayu

NIN : 60500111011

Judul : Adsorpsi Logam Timbal (Pb) Dengan Menggunakan Kitin Dari Kulit
Udang Putih (*Penaeus Marguiensis de Men*)

Indonesia termasuk salah satu penghasil udang terbesar di dunia, dimana kulitnya mengandung senyawa kitin sebagai salah satu alternatif adsorben. Penggunaan kitin sebagai adsorben karena keberadaannya yang melimpah dan dapat diperbarui secara alamiah. Pada penelitian ini, kitin digunakan sebagai adsorben untuk menyerap logam Timbal (Pb). Kitin diisolasi dari kulit udang putih melalui proses demineralisasi, deproteinasi dan depigmentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan waktu kontak optimum, model isoterm dan kapasitas adsorpsi adsorpsi timbal oleh kitin. Proses adsorpsi timbal dilakukan dengan variasi waktu kontak 0, 30, 60, 90 dan 120 menit serta variasi konsentasi 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm dengan menggunakan alat AAS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu kontak optimum pada proses adsorpsi kitin adalah 90 menit dengan konsentrasi maksimum 50 ppm. Sedangkan model isoterm adsorpsi mengikuti pola isoterm Freunlich.

Kata kunci: *adsorpsi, kulit udang, kitin*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Ayu

ID : 60500111011

Title : Adsorpsi Metal Lead (Pb) Using Chitin From Shells White Shrimp (*Penaeus Marguiensis de Men*)

Indonesia is one of the largest producer shrimp in the world, where the shell contains a compound chitin as an alternative adsorbent. The use of chitin as an adsorbent for existence is abundant and renewable natural. In this research, chitin is used as an adsorbent for absorbing metallic lead (Pb). Chitin was isolated from the bark of the white shrimp through the demineralization process, deproteinasion and depigmentation. The purpose of this study was to determine the optimum time contact, models isotherms and adsorption capacity of lead by chitin. The process adsorption of lead was done by varying the contact time of 0, 30, 60, 90 and 120 minutes as well as variations in concentrations of 10, 20, 30, 40 and 50 ppm by using AAS. The results research showed that the optimum time contact on the adsorption process of chitin is 90 minutes with a maximum concentration as 50 ppm. While the model of adsorption isotherm follow the pattern of isotherms Freundlich.

Keywords: *adsorption, shrimp shells, chitin*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah perairan yang lebih luas dari daratan, sehingga mempunyai hasil perikanan yang melimpah ruah salah satu hasil budidaya yang banyak adalah budidaya udang. Indonesia termasuk salah satu penghasil udang terbesar didunia. Udang merupakan sektor perikanan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi sehingga udang tersebut bukan hanya untuk dikonsumsi melainkan untuk dijual ke luar negeri (ekspor). Berdasarkan data pusat statistika diperoleh data ekspor udang sebesar 122.898,8 ton pada tahun 2012 dan 126.986,9 ton tahun 2013 untuk total ekspor diberbagai negara.

Udang yang diekspor berupa daging, namun udang tersebut terlebih dahulu diolah dengan cara kulit dan kepala dibuang sehingga berpotensi sebagai limbah. Hasil yang diperoleh sangat besar kira-kira hampir setengah dari jumlah udang yang belum dikelola. Oleh karena itu limbah tersebut perlu penanganan lebih serius terutama karena limbah tersebut mengandung senyawa kimia yang berpotensi menjadi bahan yang lebih bermanfaat yaitu kitin. Sumber kitin yang hampir dapat dijumpai pada golongan hewan tersebut menjadikan kitin sebagai polisakarida alami

terbesar kedua setelah selulosa. Ekstrak kitin diperoleh melalui tiga tahap proses, yaitu deproteinisasi, demineralisasi dan depigmentasi.¹

Pencemaran lingkungan yang menjadi pusat perhatian adalah limbah industri. Pesatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat memudahkan kehidupan saat ini, ternyata membawa masalah terhadap pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut diakibatkan karena adanya limbah yang tidak ditangani dengan baik. Pada umumnya industri membuang limbah ke perairan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pencemaran yang terjadi diperairan yang akan merusak ekosistem perairan yang paling membahayakan bagi manusia yang di sepanjang aliran sungai yang menggunakan air sebagai kebutuhan hidup. Limbah cair dengan kandungan logam berat diklasifikasikan sebagai limbah beracun dan berbahaya, oleh karena itu tidak dapat dibuang langsung tanpa pengolahan agar tidak melampaui baku mutu air. Proses utama yang digunakan dalam pengolahan limbah antara lain pengendapan, adsorpsi pada padatan, pertukaran ion dan pemisahan dengan buih.²

Timbal (Pb) merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia serta merupakan unsur logam berat yang tidak dapat terurai oleh proses alam. Timbal yang masuk kedalam badan perairan merupakan dampak dari

¹Ichaidar, "Isolasi Kitin dari Limbah Udang Putih Secara Enzimatis", *Seminar Nasional Kimia* (2013): h. 10.

²Mujtahid Kaavessina, "Kesetimbangan Adsorpsi Logam (Pb) dengan Adsorben Chitin Secara Batch, *Jurusan Teknik Kimia*", *FT UNS* vol. 4. no. 1 (2005): h. 36.

aktivitas kehidupan manusia, diantaranya adalah air buangan (limbah) dari industri yang berkaitan dengan timbal.³

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi pencemaran logam berat, salah satu metode yang digunakan adalah adsorpsi logam berat. Limbah cangkang udang dapat dimanfaatkan sebagai adsorben karena mengandung senyawa kitin yang mampu menyerap logam berat. Kitin dapat diperoleh dari cangkang, salah satunya adalah cangkang udang.

Telah dilakukan penelitian oleh Agustina (2013) tentang pembuatan kitosan dari cangkang udang dan aplikasinya sebagai adsorben untuk menurunkan kadar logam Cu, dimana diperoleh rendemen sebesar 36,76 % dengan berat awal 200 gram. Dan penelitian dilakukan oleh Darjito (2013) tentang Pengaruh pH dan Waktu Kontak pada Adsorpsi Pb(II) Menggunakan Adsorben Kitin Terfosforilasi dari Limbah Cngkang Bekicot (*Achatina Fulica*), dalam penelitiannya diperoleh waktu kontak pada 60 menit. Serta penelitian tentang adsorpsi kitin dari cangkang rajungan terhadap logam tembaga (II) dan kromium (II) telah dilakukan oleh Ana Adriana (2009), dalam penelitiannya diperoleh kapasitas logam tembaga (II) sebesar 4,20 mg/g dan kapasitas adsorpsi logam kromium (III) sebesar 11,98 mg/g .

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian tentang adsorpsi logam timbal dengan menggunakan kitin dari limbah kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man).

³Emiyarti dkk, "Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada Akar Mangrove *Avicennia Marina* di Perairan Teluk Kendari", *Jurnal Mina Laut Indonesia*, vol. 1.no. 1 (2013): h. 39.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa waktu kontak optimum timbal oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man)?
2. Berapa kapasitas adsorpsi timbal oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man) ?
3. Bagaimana model isotherm adsorpsi timbal oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan waktu kontak optimum timbal oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man) ?
2. Menentukan kapasitas adsorpsi timbal oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man)
3. Mengetahui model isotherm adsorpsi timbal oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man) ?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada instansi dan masyarakat bahwa kulit udang dapat dimanfaatkan sebagai bahan alternatif kitin yang dapat menyerap logam-logam berbahaya pada lingkungan dalam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan oleh industri dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari limbah cangkang udang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Islam dan Pencemaran Lingkungan

Alam ini diciptakan oleh Allah sebenarnya untuk kepentingan manusia, bumi dan sisinya, angkasa yang berada diantara langit dan bumi dengan segala isinya. Betapa banyaknya manfaat yang dapat diambil manusia untuk kepentingannya. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah secara sia-sia, kecuali manusia dapat memanfaatkannya dengan baik.⁴

Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Qur'an bahwa kerusakan yang terjadi dialam ini sebagian besar diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Terjemahnya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.⁵

⁴Diyan Fatmawati, “Penafsiran Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Lingkungan Hidup Dalam Tafsir Al-Aisar”, *Skripsi* (Semarang: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015), h. 57.

⁵Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010): h. 647.

Dari ayat diatas jelas, bahwa kerusakan yang terjadi di bumi khususnya dilingkungan hidup pada dasarnya disebabkan oleh ulah manusia, baik disadari maupun tidak.

Allah SWT menjelaskan dalam Q.S Al-Qashash ayat 77, bahwa manusia jugalah sebagai pelaku kehidupan di bumi yang akan mampu menjaga bumi dari kerusakan.

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ آتِنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Terjemahnya:

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri dan akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.⁶

Ayat tersebut diatas menganjurkan untuk tidak berbuat kerusakan dimuka bumi baik didaratan maupun dilautan karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Oleh karena itu ayat tersebut diatas menganjurkan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara mengelola limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Secara *ekologis*, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan *ekologis* yang tidak dapat ditawar oleh siapa pun dan kapan pun. Oleh karena itu, pelestarian lingkungan tidak boleh tidak harus dilakukan oleh manusia. Allah memiliki kepedulian *ekologis* yang paripurna. Paling tidak dua pendekatan ini memberikan

⁶Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010): h. 623.

keseimbangan pola pikir bahwa lingkungan yang baik berupa sumber daya alam yang melimpah yang diberikan Allah kepada manusia tidak akan lestari dan pulih (*recovery*) apabila tidak ada campur tangan manusia.⁷

Umat Islam selalu berkeyakinan untuk tidak terperosok pada kesalahan yang kedua kalinya. Kejadian yang sangat dahsyat yang kita alami akhir-akhir ini, sebut saja bencana alam Tsunami misalnya, pencemaran udara, pencemaran air dan tanah, serta sikap rakus pengusaha dengan menebang habis hutan tropis melalui aktivitas ilegal logging, serta sederajat bentuk kerusakan lingkungan hidup lainnya, haruslah menjadi pelajaran yang sangat berharga.⁸ Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran pencemaran logam adalah dengan menggunakan kitin dari kulit udang sebagai penjerap logam berat.

B. Udang Putih (*Penaeus Merquiensis* de Man)

Sebagian besar limbah udang berasal dari kulit, kepala, dan ekor udang. Fungsi kulit udang tersebut pada hewan udang (hewan golongan invertebrata) yaitu sebagai pelindung. Kulit udang mengandung protein (25 % - 45%), kalsium karbonat (45% - 50%), dan kitin (15% - 20%). Kulit udang yang mengandung senyawa kimia kitin dan kitosan merupakan limbah yang mudah didapat dan tersedia dalam jumlah yang banyak, limbah kulit udang tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Limbah udang yang melimpah tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran

⁷Diyan Fatmawati, "Penafsiran Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Lingkungan Hidup Dalam Tafsir Al-Aisar", *Skripsi*, h. 40-41.

⁸ Diyan Fatmawati, "Penafsiran Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Lingkungan Hidup Dalam Tafsir Al-Aisar", *Skripsi*, h. 41.

lingkungan sehingga perlu mendapatkan penanganan lebih. Bila limbah tersebut dibiarkan, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia.⁹

Salah satu jenis udang yang bernilai ekonomis tinggi dan banyak dibudidayakan di Indonesia adalah udang putih atau yang lebih dikenal dengan sebutan udang *vanname*. Udang putih merupakan spesies udang budidaya Indonesia yang berasal dari perairan Amerika tengah, seperti meksiko dan Brazil yang sudah lama membudidayakan jenis udang yang biasa disebut sebagai *pacipic white shrimp*.¹⁰



Gambar. 2.1. Udang Putih (*Penaeus Merquiensis* de Man)

⁹Abdur Rahman Arif, "Potensi Kitin Deasetilase dari *Bacillus Licheniformis* HSA3-1A untuk Produksi kitosan dari Limbah Udang Putih (*Penaeus Merquiensis*) Sebagai Bahan Pengawet Bakso Ikan", *Tesis*, (Makassar: Program Pascasarjan Universitas Hasanuddin, 2013), h. 8.

¹⁰Ahmad Komardi, "Potensi Usaha Budidaya Udang Putih (*Litopenaeus Vannamei* Bonne) Di Wilayah Pesisir Pantai Timur Kabupaten Tulang Bawang Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan", *Fakultas Matematikadan Ilmu Pengetahuan Alam*, vol. 2.no. 1. (2011): h. 4.

Klasifikasi udang putih dalam taksonomi adalah sebagai berikut:¹¹

Filum : Arthropoda
Kelas : Crustaceae
Ordo : Decapoda
Famili : Penaeidae
Genus : Penaeus
Sub genus : Litopenaeus
Spesies : *Penaeus Merguensis* de Man

Udang merupakan salah satu produk prikanan yang istimewa, memiliki aroma spesifik dan mempunyai nilai gizi yang cukup tinggi. Komposisi kimia udang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Komposisi kimia udang


Bahan Kimia	Komposisi
Protein	25 %
CaCO ₃ , MgCO ₃ dan Ca ₃ (PO ₄) ₂	50 %
Kitin	25 %

¹¹Marcellianus M dan Dwija S, “Ekstraksi Kitosan Dari Cangkang Udang Putih (*Penaeus Merguensis* de Men) dan Kepiting Bakau (*Scylla Serrata* Forskal) : Sebuah Studi Pebandingan Penggunaan Dua Proses Ekstraksi Kitin yang Berbeda Serta Uji Aktifitas Anti mikrobianya”, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata, 2003), h. 5.

C. Kitin

Umumnya kitin tidak terdapat dalam keadaan bebas di alam, kitin berikatan dengan protein, mineral dan beberapa pigmen. Sebagian besar kelompok *Crustacea*, seperti kepiting, udang dan lobster yang merupakan sumber utama kitin komersial. Kitin dikenal sebagai polisakarida yang paling melimpah setelah selulosa.¹²

Kitin merupakan homopolimer dari residu N-asetil-D-glukosami yang terikat melalui ikatan β -1,4 glikosidik dan struktur molekulnya terlihat pada gambar (2.2). Bentuk paling umum adalah alfa kitin yang komponen penyusunnya adalah dua unit N N'- diasetil kitobiosa dari dua rantai dengan susunan anti paralel.¹³



Gambar 2.2. Struktur Konformasi Kitin

¹²Tokok A, Savitri E dan Natali S, "Sintesis Kitosan, Poli (2-Amino-2 Deoksi -D-Glukosa), Skala Pilot Project dari Limbah Kulit Udang Sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Biopolimer", *Prosedding Seminar Nasional Teknik Kimia* (2010), h. 2

¹³Ichaidar ,” Isolasi Kitin dari Limbah Udang Putih Secara Enzimatis”, *Seminar Nasional Kimia*, h. 10.

1. Sifat fisika-kimia kitin

Kitin merupakan bahan yang tidak beracun dan bahkan muda terurai secara hayati (*biodegradable*). Bentuk fisiknya merupakan padatan amorf yang berwarna putih dengan kalor spesifik $0,373 \pm 0,30$ kal/g/°C. Kitin sebagai biopolimer kristalin, terdapat dalam bentuk 3 kristal di alam, yaitu α , β dan γ -kitin. Kitin- α berbentuk kristal ortorombik dengan setiap unit selnya mengandung 4 cincin N-asetil-D-glukosamina yang ditautkan dengan 2 ikatan glikosidik β -(1-4) dan tertata secara anti paralel, rapat dan kompak. Kitin- β berbentuk kristalin monoklin dan setiap unitnya terdiri dari 2 cincin N-asetil-D-glukosamina dan 2 molekul air yang tertata secara paralel. Sedangkan struktur kitin- γ diduga dalam 2 penataan, yaitu dua rantai paralel dan 1 anti paralel. Kitin hampir tidak larut dalam air, asam encer dan basa, tetapi larut dalam asam format, asam metanasulfonat, N,N-dimetilasetamida yang mengandung 5% litium klorida, heksafluoroisopropil alkohol, heksafluoroaseton dan campuran 1,2-diklorometana-asam trikloroasetat dengan perbandingan 35:65%. Asam mineral pekat seperti H_2SO_4 , HNO_3 dan H_3PO_4 dapat melarutkan kitin sekaligus menyebabkan rantai panjang kitin terdegradasi menjadi satuan-satuan yang lebih kecil.¹⁴

¹⁴Abdur Rahman Arif, "Potensi Kitin Deasetilase dari *Bacillus Licheniformis* HSA3-1A untuk Produksi kitosan dari Limbah Udang Putih (*Penaeus Merquiensis*) Sebagai Bahan Pengawet Bakso Ikan", *Tesis*, h. 24-25.

Sifat fisika dan kimia kitin diatas telah dijadikan bagian dalam perbedaan spesifikasi kelarutan kitin, dapat dilihat pada Tabel 2.1.¹⁵

Tabel 2.2. Spesifikasi kelarutan kitin

Parameter	Ciri
Ukuran partikel	Serpihan sampai bubuk
Kadar air (%)	≤ 10,0
Kadar abu (%)	≤ 2,0
N-deasetilasi	≥ 15,0
Kelarutan dalam :	
- Air	Tidak larut
- Asam encer	Tidak larut
- Pelarut organic	Tidak larut
LiCl ₂ /dimetilasetamida	Sebagian larut

2. Kegunaan Kitin

Aplikasi kitin sangat banyak dan meluas, dibidang industri kitin berperan antara lain sebagai koagulan polielektrolit pengolahan limbah cair, pengikat dan penjerap logam, mikroorganism, mikroalga, pewarna, residu peptisida, lemak, mineral dan asam organik, meningkatkan kualitas kertas, pembentukan film dan

¹⁵Abdur Rahman Arif, "Potensi Kitin Deasetilase dari *Bacillus Licheniformis* HSA3-1A untuk Produksi kitosan dari Limbah Udang Putih (*Penaeus Merquiensis*) Sebagai Bahan Pengawet Bakso Ikan", *Tesis*, h. 26-27.

produk tekstil. Sedangkan dibidang pertanian dan pangan kitin digunakan antara lain pencampur ransum pakan ternak, antimikroba, antijamur, serat bahan pangan, penstabil, pembentuk gel, pembentuk tekstur, pegental, pengemulsi produk olahan pangan dan pembawa zat adiktif makanan.¹⁶

3. Isolasi Kitin

Kitin dapat diisolasi dari limbah beberapa jenis cangkang hewan seperti hewan laut antara lain udang, kerang dan kepiting. Minat masyarakat yang cukup tinggi dalam mengkonsumsi udang dan kepiting memberikan kemudahan untuk mendapatkan limbah cangkang udang dan kepiting sebagai bahan pembuatan kitin. Hasil isolasi kitin dari cangkang udang dan kepiting sebagai fase padat sebagai ekstraksi ion-ion logam berat.¹⁷

Kitin diperoleh melalui beberapa tahap proses yaitu deproteinisasi, dimineralisasi dan dipegmentasi dari cangkang udang. Tahap deproteinisasi merupakan tahap untuk penghilangan protein yang terdapat pada limbah udang. Deproteinasi optimum dicapai pada kondisi ekstraksi menggunakan larutan NaOH, kondisi optimum dapat menurunkan kadar nitrogen 6,86% mendekati nilai teoritisnya 6,9% dalam kitin murni. Efisiensi deproteinasi tidak hanya bergantung pada

¹⁶ Abdur Rahman Arif, "Potensi Kitin Deasetilase dari *Bacillus Licheniformis* HSA3-1A untuk Produksi kitosan dari Limbah Udang Putih (*Penaeus Merquiensis*) Sebagai Bahan Pengawet Bakso Ikan", *Tesis*, h. 27.

¹⁷Dewi Murniati dan Mudasir, "Isolasi Kitin dari Cangkang Kepiting Laut (*Portunus Pelagicus* Linn) Serta Pemanfaatannya untuk Adsorpsi Fe dengan Pengompleks 1,10-Fenantrolin", *Program Studi Pendidikan Kimia FITK UIN Syarif Hidayatullah*, vol. 3.no. 1(2013): h. 16.

konsentrasi basa atau suhu, tetapi juga spesies sumber kitin. Pada proses deproteinasi, protein diubah menjadi garam natrium proteanat yaitu larut dalam air.¹⁸

Tahap demineralisasi bertujuan untuk menghilangkan senyawa anorganik yang terdapat pada limbah udang, dimana keberadaan senyawa ini berkisar antara 40 Sampai 50% dari berat bahan kering. Proses demineralisasi dilakukan dengan menggunakan HCl atau asam lain seperti H₂SO₄ pada kondisi tertentu. Keefektifan HCl dalam melarutkan kalsium 10% lebih tinggi dari pada H₂SO₄. Demineralisasi optimum dapat diperoleh dengan ekstraksi menggunakan HCl pada suhu kamar. Kondisi ini dapat ini dapat menurunkan kadar abu kitin hingga 99,5%, hal yang terpenting dalam tahap penghilangan mineral adalah jumlah asam yang digunakan. Secara stoikiometrinya, nisbah antara padatan dan pelarut dapat dibuat sama atau dibuat berlebih pelarutnya agar reaksinya berjalan sempurna.¹⁹

Efisiensi demineralisasi dapat diketahui dari kadar abu kitin. Pada proses demineralisasi, asam dapat terjatoh dan berdifusi secara lambat dalam kisi-kisi kristal atau berasosiasi dengan asam amino bebas dan residu protein, sehingga dapat menimbulkan kerusakan (pemutusan rantai) selama pengeringan. Kerusakan ini dapat

¹⁸Dewi Murniati dan Mudasir, "Isolasi Kitin dari Cangkang Kepiting Laut (*Portunus Pelagicus* Linn) Serta Pemanfaatannya untuk Adsorpsi Fe dengan Pengompleks 1,10-Fenantrolin", *Program Studi Pendidikan Kimia FITK UIN Syarif Hidayatullah*, h. 16.

¹⁹Dewi Murniati dan Mudasir, "Isolasi Kitin dari Cangkang Kepiting Laut (*Portunus Pelagicus* Linn) Serta Pemanfaatannya untuk Adsorpsi Fe dengan Pengompleks 1,10-Fenantrolin", *Program Studi Pendidikan Kimia FITK UIN Syarif Hidayatullah*, 17.

dicegah dengan pencucian hingga pH netral atau dengan menambahkan larutan basa berkonsentrasi rendah.²⁰

Sedangkan tahap depigmentasi bertujuan untuk menghilangkan zat warna (pigmen) yang terdapat pada limbah kulit udang. Zat warna karotenoid dalam kulit udang sekitar 15 mg/100 g dan zat warna lain yang teridentifikasi adalah astaksantin, astaksantin monoester, diester, astatin dan zeaksantin. Zat warna ini dapat dihilangkan dengan menggunakan larutan pemucat natrium hipoklorat (NaOCl).²¹

D. Adsorpsi

Peristiwa adsorpsi merupakan suatu fenomena permukaan dimana terjadi akumulasi suatu spesies pada batas muka padatan-fluid. Adsorpsi dapat terjadi karena adanya gaya tarik menarik secara elektrostatik. Penyebab lainnya adalah gaya tarik menarik yang diperbesar dengan ikatan koordinasi hidrogen atau ikatan *van der Waals*. Jika adsorbat dan permukaan adsorben berikatan hanya dengan gaya *van der Waals*, maka yang dibicarakan adalah adsorpsi fisik atau *van der Waals*. Molekul yang teradsorpsi terikat secara lemah dipermukaan dan panas adsorpsinya rendah. Tujuan dari proses adsorpsi adalah menghilangkan rasa, warna dan bau yang tidak diinginkan serta material-material organik baik yang beracun maupun tidak dari suatu senyawa.²²

²⁰Dewi Murniati dan Mudasir, "Isolasi Kitin dari Cangkringan Kepiting Laut (*Portunus Pelagicus* Linn) Serta Pemanfaatannya untuk Adsorpsi Fe dengan Pengompleks 1,10-Fenantrolin", *Program Studi Pendidikan Kimia FITK UIN Syarif Hidayatullah*, h. 17.

²¹Candra Purnawan dkk, "Kajian Analisis Termal Kitin-Kitosan Cangkringan Udang Menggunakan Thermo gravimetric Analysis dan Differential Thermal Analysis (TGA-DTA)", *Sains dan Terapan Kimia*, vol. 2.no. 2 (2008): h. 45.

²²Mujtahid Kaavessina, "Keseimbangan Adsorpsi Logam (Pb) dengan Adsorben Chitin Secara Batch", h. 36-37.

Jika molekul yang teradsorpsi bereaksi secara kimia dengan permukaan, maka fenomena yang terjadi disebut *Chemisorption*. Karena adanya ikatan kimia yang terputus dan terbentuk selama proses, maka panas adsorpsinya mempunyai nilai yang hampir sama dengan panas dengan reaksi kimia.²³

Pengaruh suhu sering digunakan dalam membedakan antara kedua fenomena tersebut. Pada suhu kamar (25 °C) adsorpsi biasanya berlangsung lebih disebabkan oleh gaya intermolekuler oleh pembentukan ikatan kimia baru, atau disebut adsorpsi fisik. Pada temperatur tinggi (sekitar 200-400 °C) dapat memungkinkan energi aktifitas terbentuk atau adanya ikatan kimia yang pecah, sehingga terjadi reaksi kimia dan fenomena ini disebut *Chemisorption*.²⁴

1. Jenis-jenis adsorpsi

Berdasarkan sifatnya adsorpsi digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu adsorpsi fisika dan adsorpsi kimia.²⁵

a. Adsorpsi kimia

Adsorpsi kimia merupakan proses penyerapan yang melibatkan proses kimia, yaitu pemutusan ikatan sehingga terjadi pembentukan senyawa baru pada permukaan adsorben. Adsorpsi kimia banyak terjadi pada fase antara

²³Mujtahid Kaavessina, “Keseimbangan Adsorpsi Logam (Pb) dengan Adsorben Chitin Secara Batch”, h. 37.

²⁴Mujtahid Kaavessina, “Keseimbangan Adsorpsi Logam (Pb) dengan Adsorben Chitin Secara Batch”, h. 37.

²⁵Suriyanti, “Adsorpsi Karbon Aktif Terhadap Logam Kadmium (Cd) dari Limbah Kulit Singkong (*Manihot Utilissima*)”, *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Sain dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2012), h. 24-25.

muka padatan dengan cairan dan antara padatan dengan gas. Pada adsorpsi kimia jumlah zat yang teradsorpsi hanya satu jenis.

b. Adsorpsi fisika

Proses adsorpsi yang terjadi karena adanya gaya *van der waals*, ikatan hidrogen dan terjadi pada permukaan polar maupun nonpolar. Molekul yang teradsorpsi tidak terikat kuat pada permukaan adsorben. Pada adsorpsi fisika jumlah zat yang teradsorpsi biasa mencapai beberapa lapis.

Physisorption dapat dibedakan dari *Chemisorption* dengan kriteria:²⁶

1. Interaksi *Physisorption* bersifat reversibel yang memungkinkan terjadinya desorpsi pada temperatur yang sama.
2. *Physisorption* tidak membutuhkan tempat spesifik molekul yang teradsorpsi, sedangkan *Chemisorption* membutuhkan tempat yang spesifik.
3. Panas *Physisorption* lebih rendah dari 40 kJ/mol, sedangkan panas *Chemisorption* lebih besar daripada 80 kJ/mol.
4. *Physisorption* terjadi paling banyak pada suhu dibawah titik didih adsorbat (larutan), sedangkan *Chemisorption* dapat terjadi pada temperatur yang tinggi.
5. Pada *Physisorption* tidak terdapat energi aktivitas, tetapi energi aktivitas mempengaruhi proses *Chemisorption*.

²⁶Mujtahid Kaavessina, "Kesetimbangan Adsorpsi Logam (Pb) dengan Adsorben Chitin Secara Batch", h. 37.

2. Isoterm Adsorpsi

Isoterm adsorpsi adalah adsorpsi yang menggambarkan hubungan antara zat yang teradsorpsi oleh adsorben dengan tekanan atau konsentrasi pada keadaan kesetimbangan dengan temperatur tetap. Ada beberapa jenis isotherm, antara lain:²⁷

a. Isoterm Langmuir

Isoterm adsorpsi Langmuir didasarkan pada asumsi bahwa setiap tempat adsorpsi ekuivalen dan kemampuan partikel untuk ditempat itu tidak tergantung pada tempatnya atau tempat yang bedekatan dan proses adsorpsi terjadi saat terbentuk lapisan tunggal (*monolayer adsorption*). Persamaan isoterm Langmuir disajikan pada persamaan berikut:

$$m = \frac{b \times K \times C_e}{1 + K + C_e} \dots \dots \dots (1)$$

Dimana : m = Jumlah zat yang teradsorpsi

b = Konstanta

Ce = Konsentrasi kesetimbangan (konsentrasi sisa)

K = Parameter afinitas

b. Isoterm Freundlich

Isoterm adsorpsi Freundlich menggambarkan adsorpsi fisik yang terjadi pada beberapa lapisan dan mempunyai ikatan yang tidak kuat. Model adsorpsi Freundlich menggambarkan bahwa adsorben mempunyai permukaan

²⁷Prima Vinka Rahmayanti, "Optimasi pH dan Waktu Kontak Biosorpsi Zat Warna Remazol Yellow oleh Biomassa *Rhizopus Oryzae* Aktif dan Terimmobilisasi", *Skripsi*, (Surakarta: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007), h. 17-18.

yang heterogen sehingga mengalami beberapa lapisan. Persamaan isoterem Freundlich adalah sebagai berikut:

$$\frac{x}{m} = Kc^{\frac{1}{n}} \dots \dots \dots (2)$$

Dimana, $\frac{x}{m}$ = Jumlah zat yang teradsorpsi (gram)

K = Konstanta Freundlich

c = Konsentrasi zat terlarut dalam larutan setelah tercapai kesetimbangan adsorpsi (mg/L)

Dari persamaan isoterem Freundlich bila dijadikan dalam bentuk logaritma maka menjadi:

$$\log \frac{x}{m} = \log k + \frac{1}{n} \log c \dots \dots \dots (3)^{28}$$

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Adsorpsi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi proses adsorpsi adalah sebagai berikut:²⁹

a. Jenis adsorbat

Tiap adsorben mempunyai karakteristik sendiri, adsorben yang baik untuk mengadosorpsi zat yang satu belum tentu baik untuk zat lain.

²⁸Tony Bird, *Kimia Fisika Untuk Universitas*,(Jakarta :PT.Gramedia Pustaka Utama, 1987), h. 317-318.

²⁹Agung Nur Hananto Putro dan Sherviena Amanda Ardhiany, “Proses Pengambilan Kembali Bioetanol Hasil Fermentasi dengan Metode AdsorpsiHidrophobik”, *Skripsi*, (Semarang: Fak. Teknik Universitas Deponegoro, 2010), h. 16-17.

b. Jenis zat yang diadsorpsi (adsorbat)

Zat yang bersifat asam akan lebih mudah diadsorpsi dengan adsorpsi basa, begitu pula sebaliknya karena asam dan basa akan saling tarik-menarik.

c. Konsentrasi zat adsorbat

Semakin tinggi konsentrasi adsorbat, maka semakin besar solut yang teradsorpsi.

d. Luas permukaan adsorben

Semakin luas permukaan adsorben, maka semakin besar kemampuannya untuk menarik solut (adsorbat).

e. Suhu dan tekanan operasi

f. Daya larut solven terhadap solut

Jika daya larut solven terhadap solut tinggi, maka proses adsorpsi akan terhambat sebab gaya untuk melarutkan solut berlawanan dengan gaya tarik adsorben terhadap solut.

g. Jumlah stage

Bila adsorpsi dilakukan dalam jumlah stage yang banyak (multistage), akan memberikan jumlah solut yang teradsorpsi lebih besar daripada operasi *single stage*.

4. Adsorben

Adsorben merupakan zat padat yang dapat menyerap partikel dalam proses adsorpsi. Adsorben yang sering digunakan dalam proses adsorpsi adalah arang aktif atau karbon aktif. Untuk adsorbent dengan luas permukaan dan berat tertentu, zat

yang diadsorpsi tergantung pada konsentrasi solut di sekitar solven. Makin tinggi konsentrasinya, makin besar pula zat yang diadsorpsi. Proses adsorpsi adalah keadaan setimbang. Apabila kecepatan suatu zat ditambah atau dikurangi maka akan terjadi keadaan setimbang yang baru.

Syarat-syarat adsorben yang baik untuk proses adsorpsi, antara lain adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Mempunyai daya serap yang tinggi
- b. Berupa zat padat yang mempunyai luas permukaan yang besar
- c. Tidak boleh larut dalam zat yang akan diadsorpsi
- d. Tidak boleh terjadi reaksi kimia dengan campuran yang akan dimurnikan
- e. Dapat diregenerasi kembali dengan mudah
- f. Tidak beracun
- g. Tidak meninggalkan residu berupa gas yang berbau
- h. Mudah didapat dan harganya murah

E. Logam Berat

Logam berat dapat diperoleh dari larutan, erosi batuan tambang dan pulkanis proses alam seperti perubahan siklus alami mengakibatkan batuan-batuan dan gunung berapi yang memberikan kontribusi yang sangat besar kelingkungan. Selain itu masuknya logam berat juga berasal dari aktivitas manusia, seperti pertambangan

³⁰Agung Nur Hananto Putro dan Sherviena Amanda Ardhiany, "Proses Pengambilan Kembali Bioetanol Hasil Fermentasi dengan Metode Adsorpsi Hidrophobik", *Skripsi*, h. 17.

minyak, emas dan batu bara, pembangkit tenaga listrik, pestisida, keramik, peleburan logam dan pabrik-pabrik pupuk serta kegiatan industri lainnya.³¹

Adanya logam berat di perairan memiliki dampak yang berbahaya baik secara langsung terhadap kehidupan organisme maupun efeknya secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat. Beberapa logam berat yang berbahaya dan sering mencemari lingkungan salah satu diantaranya adalah logam timbal (Pb). Logam dalam peranannya memiliki sifat sebagai berikut :³²

1. Memiliki kemampuan yang baik dalam penghantar listrik (konduktor);
2. Memiliki kemampuan yang baik dalam penghantar panas;
3. Memiliki rapatan yang tinggi;
4. Dapat membentuk alloy dengan baik;
5. Logam padat dapat ditempa dan dibentuk

1. Timbal (Pb)

Timbal merupakan logam berat yang sangat beracun, dapat dideteksi secara praktis pada seluruh benda mati dilingkungan dan seluruh sistem biologis. Timbal adalah jenis logam yang lunak dan berwarna coklat kehitaman, serta mudah

³¹Aryo Sarjono, "Analisis Kandungan Logam BeratCd, Pb dan Hg pada Air dan Sedimen Di Perairan Kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*, h. 21.

³²Aryo Sarjono, "Analisis Kandungan Logam BeratCd, Pb dan Hg pada Air dan Sedimen Di Perairan Kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*,(Bogor: Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2009), h. 21.

dimurnikan dari pertambangan, logam ini berbentuk logam sulfida (PbS) yang sering disebut *galena*. Diperairan alami timbal bersumber dari batuan kapur dan *galena*.³³

Timbal adalah logam berat dengan nomor atom 82, berat atom 207,19 dan berat jenis 11,34 yang bersifat lunak dan berwarna biru keabu-abuan dengan kilau logam yang khas setelah dipotong. Timbal dapat membentuk logam campuran (*alloy*) dengan logam lainnya, dan logam yang terbentuk mempunyai sifat yang berbeda dengan timbal murni. Kilaunya akan segera hilang sejalan dengan pembentukan lapisan oksida pada permukaannya, mempunyai titik leleh 327,5 °C dan titik didih 1740 °C.³⁴

Timbal pada perairan ditemukan dalam bentuk terlarut dan tersuspensi. Timbal relatif dapat larut dalam air dengan pH < 5 dimana air yang bersentuhan dengan timah hitam dalam suatu periode waktu dapat mengandung > 1 µg Pb/l, sedangkan batas kandungan dalam air minum adalah 50 µg Pb/l. Kadar dan toksisitas timbal diperairan dipengaruhi oleh kesadahan, pH, alkalinitas, dan kadar oksigen. Lebih dari 95% timbal merupakan senyawa anorganik dan umumnya dalam bentuk garam timbal anorganik, kurang larut dalam air dan selebihnya berbentuk timbal organik. Senyawa timbal organik ditemukan dalam bentuk senyawa senyawa

³³Aryo Sarjono, "Analisis Kandungan Logam Berat Cd, Pb dan Hg pada Air dan Sedimen Di Perairan Kamal Muara Jakarta Utara", *Skripsi*, h. 26.

³⁴T.M. Fauzi, Pengaruh Pemberian Timbal Asetat dan Vitamin C Terhadap Kadar Malondialdehidye dan Kualitas Spermatozoa Di dalam Sekresi Epididimis Mencit Albino (*Mus Musculus L*) Strain BALB/C, *Skripsi*, (Medan: FascaSarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), h. 24.

tetraetillead (TEL) dan tetrametilled (TML). Jenis Senyawa ini hampir tidak larut dalam air, namun dapat larut dalam pelarut organik misalnya dalam lipid.³⁵

Logam banyak dimanfaatkan oleh kehidupan manusia seperti sebagai bahan pembuatan baterai, amunisi, produk logam (logam lembaran, solder dan pipa), perlengkapan medis (penangkal radiasi dan alat bedah), cat, keramik, peralatan kegiatan ilmiah/praktek dan pencampurn bahan-bahan minyak untuk meningkatkan nilai oktan.³⁶

Keracunan yang ditimbulkan oleh timbal dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut kedalam tubuh. Saluran gastrointestinal dan respirasi merupakan jalur utama adsorpsi timbal, penetrasian melalui kulit hanya sedikit. Ukuran keracunan satu zat ditentukan oleh kadar dan lamanya paparan. Keracunan dibedakan menjadi keracunan akut dan keracunan kronis. Keracunan yang disebabkan oleh timbal dalam tubuh mempengaruhi berbagai jaringan dan organ tubuh. Pada ginjal dapat menyebabkan aminoasiduria, fosfaturia, glukosuria, nefrofati dan fibrosis. Sistem gastrointestinal menyebabkan kolik dan konstipasi. Sistem kardiovaskuler menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Sistem

³⁵T.M. Fauzi, Pengaruh Pemberian Timbal Asetat dan Vitamin C Terhadap Kadar Malondialdehyde dan Kualitas Spermatozoa Di dalam Sekresi Epididimis Mencit Albino (*Mus Musculus L*) Strain BALB/C, *Skripsi*, h. 24-25

³⁶Sudarwun, Analisis Spasial Pencemaran Logam Berat (Pb dan Cd) pada Sedimen Aliran Sungai dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang Semarang, *Tesis*, (Semarang: Program Pasca Sarjana Unuversitas Diponegoro, 2008), h. 45.

reproduksi dapat menyebabkan kematian janin waktu melahirkan pada wanita dan hiposmermi pada pria.³⁷

Efek yang disebabkan oleh keracunan timbal pada anak-anak dan orang dewasa dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Tingkat Pb didarah pada anak-anak

Kelompok	Kadar Pb didarah	Efek pada anak-anak
1	1-9 µg/dL	gangguan belajar
2	10-14 µg/dL	gangguan pendengaran, pertumbuhan dan masalah belajar
3	20-24 µg/dL	Sakit kepala, berat badan menurun dan gangguan sistem saraf
4	45-69 µg/dL	Anemi dan nyeri perut yang hebat
5	> 69 µg/dL	Kerusakan otot mengakibatkan kematian

Pada orang dewasa kadar Pb darah µg/dL mempengaruhi perkembangan sel darah, kadar 40 µg/dL mempengaruhi beberapa fungsi dari kemampuan darah untuk membentuk hemoglobin, gangguan sistem saraf, menyebabkan kelelahan, irritability, kehilangan ingatan dan reaksi lambat. Pb juga menyebabkan penyakit ginjal yang

³⁷Suharsih, Penaruh Derajat Deasetilasi Kitosan Terhadap KadarPlumbum(Pb) Darah dan Aktifitas Enzim Delta Aminolevolinic Acid Dehydratase (δ-Alad) Mencit Albino (*Mus Musculus L*), Tesis,(Medan: PascaSarjana Universitas Sumatera Utara, 2008), h. 9-10.

kronis dan gagal ginjal. Sedangkan pada sistem reproduksi menyebabkan berkurangnya jumlah sperma atau meningkatkan jumlah sperma yang abnormal, Pada wanita hamil jumlah yang sangat tinggi akan mengakibatkan keguguran dan kadar Pb yang tinggi didalam darah juga dapat menaikkan tekanan darah.³⁸

F. Spektrofotometer Sarapan Atom (SSA)

Spektrofotometer sarapan atom (SSA) sangat tepat untuk analisis zat pada konsentrasi rendah. Teknik ini mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan metode spektroskopi emisi konvensional. Metode serapan sangatlah spesifik, logam-logam yang membentuk campuran kompleks dapat dianalisis dan selain itu tidak selalu diperlukan sumber energi yang besar.³⁹

Spektrofotometer sarapan atom adalah suatu metode analisis yang didasarkan pada proses penyerapan energi radiasi oleh atom-atom yang berada pada tingkat energi dasar (*ground state*). Penyerapan tersebut menyebabkan tereksitasinya elektron dalam kulit atom ke tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan ini bersifat labil, elektron akan kembali ke tingkat energi dasar sambil mengeluarkan energi yang berbentuk radiasi.⁴⁰

³⁸ T.M. Fauzi, Pengaruh Pemberian Timbal Asetat dan Vitamin C Terhadap Kadar Malondialdehid dan Kualitas Spermatozoa Di dalam Sekresi Epididimis Mencit Albino (*Mus Musculus L*) Strain BALB/C, *Skripsi*, h. 25-26.

³⁹Ratna Mukti Purnamisari, "Analisis Timbal, Tembaga, Kadmium pada Daun dan Batang Selada, Bayam Bayam Merah dan Genjer Secara Spektrofotometri Sarapan Atom", *Skripsi*, (Depok: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2012), h. 20.

⁴⁰Dian Wahyuningtyas Puspitaningrum, "Ekstraksi Emas Dari Batuan Menggunakan Metode Sianidasi dan Amalgamasi dengan Penambahan Ketela Pohon", *Skripsi*, (Jember: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2013), h. 11.

1. Prinsip Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Metode SSA berprinsip pada adsorpsi cahaya oleh atom. Atom menyerap tersebut pada panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Saat cahaya diserap oleh atom satu atau lebih elektron tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Penyerapan energi cahaya ini berlangsung pada panjang gelombang yang spesifik untuk setiap logam dan mengikuti hukum *Lambert-Beer*, yakni serapan berbanding lurus dengan konsentrasi uap atom dalam nyala.⁴¹

Hukum *Lambert-Beer* menyatakan bahwa konsentrasi larutan standar berbanding lurus dengan nilai serapan cahaya (absorban). Hukum ini berlaku bagi sinar monokromatik, yaitu cahaya dengan panjang gelombang tunggal atau yang memiliki pita panjang gelombang yang berdekatan. Persamaan *Lambert-Beer* adalah sebagai berikut:

$$A = \log \frac{I_0}{I} = \log \frac{100}{T} = a \times b \times c$$

Dimana:

A = Absorban

T = Transmittan

a = Konstanta yang disebut absorptivitas


b = Tebal larutan

c = Konsentrasi larutan

⁴¹Tri Noriyanti, "Analisis Kalsium, Kadmium dan Timbal pada Susu Sapi Secara Spektrofotometri Serapan Atom", *Skripsi*, (Depok: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2012), h. 6.

2. Instrumentasi Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Alat Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) atau *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS) dapat dilihat pada gambar berikut:⁴²



Gambar 2.3. Skema alat spektrofotometer serapan atom

1. Sumber Cahaya

Sumber cahaya paling populer adalah lampu katoda (HC Lamp). HC Lamp ini berbentuk silinder yang terbuat dari kaca. Bagian lampu mengandung gas inert, argon atau neon dibawah kondisi vakum (100-200 Pa). Katoda berisi analit dalam bentuk logam murni atau campuran dan anoda. Inert gas akan terionisasi dan aliran ion positif dari gas akan dipercepat menuju katoda. Energi yang berbenturan akan menyebabkan beberapa atom dalam katoda berubah menjadi atom-atom gas. Atom selanjutnya akan berinteraksi

⁴²Tri Noriyanti, "Analisis Kalsium, Kadmium dan Timbal pada Susu Sapi Secara Spektrofotometri Serapan Atom", *Skripsi*, h. 6.

karena adanya tabrakan dengan elektron dan ion yang kemudian akan memancarkan panjang gelombang spesifiknya.

2. Monokromator

Monokromator dimaksud untuk memisahkan dan memilih panjang yang polikromatis menjadi panjang gelombang yang monokromatis.

3. Detektor

Detektor digunakan untuk mengukur intensitas cahaya yang melalui tempat pengamatan. Ada dua cara yang dapat digunakan dalam sistem deteksi, yaitu cara yang memberikan respon terhadap radiasi resonansi dan radiasi kontinyu, serta cara yang hanya membiarkan respon terhadap radiasi resonansi.

4. Rekorder

Hasil pembacaan dapat berupa angka atau berupa kurva dari suatu rekorder yang menggambarkan absorbansi atau intensitas emisi.⁴³



⁴³Maria Bintang, *Biokimia Teknik Penelitian* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 191-192.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 sampai Desember 2015 di Laboratorium Kimia Fisika UIN Alauddin Makassar, Laboratorium Anorganik UNM dan Laboratorium Analisis PT. SUCOPINDO Makassar.

B. Alat dan Bahan

Alat dan Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah SSA (*Spektrofotometer Serapan Atom*) SpektraAA 220 Fast Sedimental, FT-IR (*Fourier Transform InfraRed*) Shimadzu, shaker water bart, blender, neraca analitik, oven, ayakan (50 mesh) dan alat-alat gelas yang umum digunakan.

2. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah akuades (H_2O), aluminium foil, kertas saring Whatman, kulit udang putih, larutan kalium iodida (KI), larutan asam sulfat (H_2SO_4), larutan natrium hidroksida (NaOH) p.a, larutan asam klorida (HCl) p.a, natrium hiper klorat (NaOHCl) p.a dan Timbal nitrat ($PbNO_3$).

C. *Prosedur Kerja Penelitian*

1. *Penyiapan Sampel*

Persiapan dimulai dengan menimbang 6 kg kulit udang putih (*Penaeus merguensis de Man*). Kemudian mencuci limbah kulit udang putih (*Penaeus merguensis de Man*) yang mentah dengan air berulang kali. Kulit udang dijemur di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Kulit udang yang sudah kering kemudian ditimbang 1,5 kg. Setelah itu dihaluskan dengan blender kemudian ditimbang 1,3 kg dan di ayak dengan ayakan 50 mesh sebanyak 610 gram. Serbuk kulit udang yang lolos ayakan 50 mesh dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C selama 6 jam.

2. *Isolasi Kitin dari Kulit Udang Putih (Penaeus merguensis de Man)*

a. *Deproteinasi*

Penghilangan protein dilakukan dengan mereaksikan serbuk udang 50 mesh dengan NaOH 4% dengan perbandingan 1:10, dalam hal ini 150 gram serbuk udang dilarutkan dalam 1500 mL NaOH 4%. Kemudian larutan direaksikan pada suhu 80°C selama 1 jam. Hasilnya dicuci dengan akuades sampai netral. Setelah netral, larutan disaring. Endapan dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C sampai kering (kurang lebih 6 jam).

b. *Demineralisasi*

Proses ini bertujuan untuk menghilangkan mineral-mineral yang mungkin terdapat dalam kulit udang, seperti kalsium, magnesium dan fosfor. Demineralisasi dikerjakan dengan cara melarutkan 82 gram hasil

deproteinasi dengan 820 mL HCl 1 M (perbandingan 1:10), setelah itu di adukan selama 1jam pada suhu 80°C. Kemudian, larutan dicuci dengan cara dicuci menggunakan akuades sampai netral. Kemudian disaring dan endapan dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C sampai kering (kurang lebih 6 jam).

c. Depigmentasi

Hasil demineralisasi kemudian direaksikan dengan natrium hipoklorid untuk penghilangan warna sekaligus penyerapan pengotor yang mungkin ada. Sebanyak 45 gram hasil demineralisasi dilarutkan dengan 450 mL NaOHCl 4 % (1:10). Selanjutnya dilakukan pengadukan selama 1 jam pada suhu 80°C. Setelah 1 jam, larutan dicuci dengan akuades sampai netral lalu disaring. Endapan hasil penyaringan dikeringkan dalam oven pada suhu 60°C sampai kering (kurang lebih 6 jam). Hasil dari proses ini terbentuk kitin.

d. Uji keberadaan kitin

Uji keberadaan kitin dapat dilakukan dengan menggunakan analisis FTIR dengan cara menimbang 0,1 gram kitin kemudian dimasukkan kedalam alat FTIR yang selanjutnya akan terbaca berupa spektrum.

3. Pembuatan Larutan Baku Pb^{2+}

Untuk pembuatan larutan baku Pb^{2+} 100 ppm dilakukan dengan cara memipet 50 mL larutan induk 1000 ppm dalam labu takar 500 mL dan diencerkan dengan akuades hingga tanda batas. Selanjutnya, 1 mL larutan baku Pb^{2+} 100 ppm dipipet dan diencerkan sampai tanda batas dalam labu ukur 100 mL

untuk membuat larutan standar. Dengan cara yang sama dibuat larutan standar 2, 3, 4 dan 5 ppm.

4. Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Ion Pb^{2+} oleh Kitin

Untuk penentuan waktu kontak dilakukan dengan mengambil 50 mL larutan Pb^{2+} dengan konsentrasi 30 ppm dan dimasukkan kedalam erlenmeyer, serta menambahkan 0,5 gram serbuk kitin kedalam erlenmeyer tersebut. Kemudian menghomogenkan larutan kedalam shaker dengan variasi waktu kontak yaitu 0 menit, 30 menit, 60 menit, 90 menit dan 120 menit dengan suhu $30\text{ }^{\circ}C$ dan kecepatan 125 rpm. Setelah itu menyaring larutan tersebut menggunakan kertas saring dan filtratnya dianalisis dengan SSA (*Spektrofotometer Serapan Atom*).

5. Penentuan Kapasitas Adsorpsi Ion Pb^{2+} oleh Kitin

Sebanyak 50 mL larutan ion logam Pb^{2+} dengan konsentrasi 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, 40 dan 50 ppm disiapkan. Ke dalam tiap-tiap 50 mL larutan Pb^{2+} tersebut ditambahkan 0,5 gram kitin. Tiap-tiap campuran dikocok dengan shaker selama 60 menit dengan suhu $30\text{ }^{\circ}C$ dan kecepatan 125 rpm, kemudian disaring dengan kertas saring Whatman dan siap untuk diukur dengan SSA (*Spektrofotometer Serapan Atom*).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini menggunakan 2 tahap analisis, yaitu tahap penentuan waktu kontak optimum dan penentuan kapasitas adsorpsi, dimana sebelum dilakukan tahap analisis terlebih dahulu dilakukan tahap pengambilan sampel dan isolasi kitin.

1. Tahap Pengambilan Sampel

Tabel 4.4 Tahap pengolahan sampel kulit udang putih

Nama Sampel	Pengolahan Sampel	Berat
Kulit udang basah	dicuci dengan air bersih	6 kg
Kulit udang kering	dikeringkan dengan sinar matahari	1,5 kg
Kulit udang halus	diblender	1,3 kg
Kulit udang 50 mesh	diayak	610 g

Pada Tabel 4.4 menunjukkan bahwa kulit udang yang sudah mengalami perlakuan beberapa tahap hingga akhirnya didapatkan kulit udang yang berukuran 50 mesh seberat 610 g. Kulit udang basah dicuci dengan air bersih yang berfungsi untuk menghilangkan pengotor yang ada dalam kulit udang tersebut sehingga diperoleh kulit udang yang bersih. Kemudian dikeringkan dibawah sinar matahari yang

berfungsi untuk menghilangkan kadar air yang ada dalam kulit udang, dimana dari berat setelah pencucian diperoleh sebesar 6 kg, namun setelah dilakukan pengeringan diperoleh berat kulit udang sebesar 1,5 kg yang artinya bahwa kandungan air yang ada dalam kulit udang tersebut bebar-benar hilang. Setelah itu kulit udang dihaluskan menggunakan blender dimana diperoleh berat kulit udang sebesar 1,3 kg. Fungsi dari penghalusan tersebut untuk mempermudah proses pengayakan 50 mesh. Kemudian kulit udang yang sudah dihaluskan dilanjutkan dengan proses pengayakan, dimana diperoleh berat kulit udang sebesar 610 gram.

2. Tahap Isolasi Kitin

Tabel 4.5 Tahap proses pembuatan kitin


Proses Pembuatan Kitin	Berat Awal (gram)	Berat Akhir (gram)
Deproteinasi	150	82
Demineralisasi	82	45
Depigmentasi	45	41

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa isolasi kitin dari cangkang kulit udang putih dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap deproteinasi, demineralisasi dan dipigmentasi,

a. Tahap deproteinasi

Deproteinasi merupakan tahap penghilangan protein yang terdapat pada kulit udang. Proses deproteinasi ini dilakukan dengan menggunakan larutan NaOH 4% yang ditambahkan kedalam 150 gram serbuk kulit udang dengan perbandingan 1:10

yang kemudian akan dipanaskan pada suhu 80 °C selama 1 jam. Dalam proses deproteinasi digunakan NaOH sebagai penghilang protein karena NaOH lebih efektif dan ekonomis dibanding basa kuat lainnya seperti KOH dan basa-basa alkali lainnya. Protein yang terkandung dalam serbuk kulit udang akan larut dalam basa sehingga protein yang terikat secara kovalen pada gugus fungsi kitin akan terpisah. NaOH akan melepaskan protein dengan membentuk Na-proteanat yang akan larut dalam air baik yang berikatan kovalen dengan kitin maupun yang berikatan secara fisik (sisa daging yang menempel pada cangkang). Sedangkan pemanasan pada suhu 80 °C selama 1 jam bertujuan agar larutan NaOH benar-benar bereaksi dengan serbuk kulit udang. Namun, apabila digunakan larutan NaOH dengan konsentrasi dan suhu lebih tinggi akan menyebabkan kitin terdeasetilasi. Reaksi pada tahap deproteinasi adalah sebagai berikut:





As-amino Protein pada kitin → G-amino/Na-proteanat

Pada penambahan NaOH, ion Na⁺ dari NaOH akan mengikat ujung rantai protein yang bermuatan negatif dan menghasilkan gumpalan putih kemerahan. Kemudian selanjutnya dinetralkan menggunakan akuades yang berfungsi untuk mengikat Na-Proteanat yang nantinya akan larut dalam akuades. Setelah itu sampel yang sudah netralkan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C selama 6 jam. Fungsi dari pengeringan ini adalah untuk menghilangkan kadar air yang ada dalam serbuk kulit

udang. Rendemen yang dihasilkan sebesar 54,66 % dengan berat sampel sebesar 82 gram hasil tahap deproteinasi.

b. Tahap demineralisasi

Demineralisasi merupakan tahap penghilangan mineral yang terdapat pada kulit udang, seperti kalsium karbonat (CaCO_3) dan magnesium karbonat (MgCO_3). Proses demineralisasi ini dilakukan dengan menggunakan larutan asam klorida (HCl) 1 M yang ditambahkan kedalam 82 gram serbuk kulit udang hasil deproteinasi dengan perbandingan 1:10 yang kemudian akan dipanaskan pada suhu 80°C selama 1 jam. HCl digunakan karena keefektifan HCl dalam melarutkan kalsium dan magnesium 10% lebih tinggi dari pada H_2SO_4 . Dalam hal ini HCl juga dapat melarutkan beberapa mineral seperti kalsium karbonat, magnesium karbonat dan kalsium posfat menjadi kalsium klorida dan magnesium klorida yang ditandai dengan adanya gelembung gas CO_2 pada saat HCl ditambahkan dalam sampel tersebut. Sedangkan pada kalsium posfat akan membentuk kalsium hidriposfat yang nantinya akan larut dalam air. Selanjutnya pemanasan pada suhu 80°C selama 1 jam bertujuan agar larutan HCl benar-benar bereaksi dengan serbuk kulit udang. Namun, apabila digunakan larutan HCl dengan konsentrasi dan suhu lebih tinggi akan menyebabkan kitin terdeasetilasi. Reaksi pada tahap demineralisasi adalah sebagai berikut:



Kesetimbangan reaksi serbuk kulit udang dengan HCl pada proses tersebut ini ditandai dengan menghilangnya gelembung-gelembung udara CO₂. Kemudian selanjutnya dinetralkan menggunakan akuades yang berfungsi untuk menghilangkan mineral yang sudah terikat dengan HCl. Setelah itu sampel yang sudah netralkan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C selama 6 jam. Fungsi dari pengeringan ini adalah untuk menghilangkan kadar air yang ada dalam serbuk kulit udang. Rendemen yang dihasilkan sebesar 30 % dengan berat sampel sebesar 45 gram hasil tahap demineralisasi.

Telah dilakukan penelitian oleh Agustina (2013) tentang pembuatan kitosan dari cangkang udang dan aplikasinya sebagai adsorben untuk menurunkan kadar logam Cu, dimana diperoleh rendemen sebesar 36,76 % dengan berat awal 200 gram.


c. Tahap depigmentasi

Depigmentasi merupakan tahap penghilangan warna (pigmen) hasil dari tahap demineralisasi. Pigmen warna yang terdapat pada serbuk kulit udang disebut *crustacyani* yang merupakan senyawa lipoprotein. Proses depigmentasi ini dilakukan dengan menggunakan larutan NaOHCl 4% yang ditambahkan kedalam 45 gram serbuk hasil demineralisasi dengan perbandingan 1:10 yang kemudian akan dipanaskan pada suhu 80 °C selama 1 jam. Fungsi dari NaOHCl adalah untuk mengikat warna dan zat-zat pengotor yang memungkinkan yang ada dalam senyawa kitin. Sedangkan pemanasan pada suhu 80 °C selama 1 bertujuan untuk mempercepat reaksi larutan NaOHCl dengan serbuk kulit udang. Kemudian selanjutnya dinetralkan menggunakan akuades yang berfungsi untuk menghilangkan zat warna atau pengotor

yang yang telah bereaksi dengan larutan NaOHCl. Setelah itu sampel yang sudah netralkan dikeringkan dalam oven pada suhu 60 °C selama 6 jam. Fungsi dari pengeringan ini adalah untuk menghilangkan kadar air yang ada dalam serbuk kulit udang. Rendemen yang dihasil sebesar 27,33 % dengan berat sampel sebesar 41 gram yang diperoleh dari tahap depigmentasi yang merupakan senyawa kitin.

Telah dilakukan penelitian oleh (Abdur Rahman Arif) tentang potensi kitin deasetilase dari *Bacillus Licheniformis* HSA3-1A untuk produksi kitosan dari limbah udang putih (*Penaeus Merquiensis*) sebagai bahan pengawet bakso ikan, dimana diperoleh berat sampel 39,08 gram dengan rendemen sebesar 39,08 % dengan berat hasil demineralisasi, yaitu 47,51 gram.

Sampel hasil depigmentasi yang kemudian dianalisis dengan FT-IR (Fourier Transform InfraRed). Berdasarkan analisis hasil serapan diperoleh gugus fungsi yang terdapat pada kitin dapat dilihat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4. Spektrum serapan FT-IR

Dapat terlihat pada Gambar spektrum 4.4, puncak-puncak umum pada kitin dapat disajikan pada Tabel 4.6

Tabel 4.6. Perbandingan gugus fungsi kitin hasil isolasi dan kitin standar

Gugus Fungsi	Frekuensi (cm ⁻¹) Kitin Sigma (Standar)	Frekuensi (cm ⁻¹) Kitin Hasil Isolasi
N-H stretch	3481, 3446	3481, 3449
O-H stretch	3269	3268
C-H stretch alifatik	2929	2929
C=O (amida)	1666, 1633	1662, 1628
CH ₃ sym	1379	1377
C-N stretch	1311	1314
C-O-C dlm siklik	1203, 1261	1204, 1259
C-O-C stretch pada dialkil	1157, 1114	1157, 1116
C-OH stretch	1076	1072

Hasil analisis serapan pada Tabel 4.6 diketahui bahwa intensitas serapan pada bilangan gelombang sekitar 3481 dan 3449 cm⁻¹ yang menunjukkan gugus N-H (NHCOCH₃); 3268 yang menunjukkan gugus O-H stretch; 2929 yang menunjukkan C-H; 1662 dan 1628 (doublet singlet) yang menunjukkan gugus C=O stretching NHCOCH₃); 1314 yang menunjukkan gugus C-N (NHCOCH₃); serapan 1377 yang menunjukkan gugus CH₃ yang simetri; 1204, 1259 yang menunjukkan C-O-C dlm

siklik; 1157, 1116 yang menunjukkan C-O-C stretch pada dialkil dan 1072 C-OH stretch.

Hasil analisis serapan FT-IR dapat disimpulkan bahwa kitin yang diperoleh dari hasil isolasi telah memenuhi standar, hal tersebut dapat dilihat dari perbandingan kitin standar dan kitin hasil isolasi pada Tabel 4.6.


3. Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Ion Pb^{2+} oleh Kitin

Tabel 4.7. Pengaruh waktu kontak terhadap adsorpsi ion Pb^{2+} dengan konsentrasi awal 30 ppm.

Waktu kontak (menit)	Rata-rata konsentrasi sisa (mg/L)	Konsentrasi teradsorpsi	Efektivitas adsorpsi (mg/g)
0	3,7140	26,2860	2,6282
30	3,2580	26,7420	2,6742
60	2,9763	27,0237	2,7024
90	2,9433	27,0562	2,7057
120	3,0131	26,9869	2,6987

Pada Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kemampuan kitin mengadsorpsi logam Pb dengan variasi waktu kontak terlihat pada menit ke 90 dimana efektivitasnya yaitu 2,7057 mg/g yang menunjukkan bahwa waktu tersebut merupakan waktu kontak optimum kitin dapat menyerap secara maksimal.

Waktu kontak adsorpsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses penyerapan. Pengaruh waktu kontak optimum dapat diketahui apabila terjadi perubahan konsentrasi yang teradsorpsi dalam larutan sepanjang waktu yang divariasikan. Dari hasil penelitian diperoleh waktu kontak optimum tercapai pada menit ke-90 artinya sudah terjadi penurunan konsentrasi yang terserap antara adsorben kitin dan logam Pb. Efektivitas adsorpsi (W) logam Pb oleh kitin dari kulit udang putih dapat dilihat pada Gambar 4.4 dibawah ini.



Gambar 4.5. Hubungan antara waktu kontak dan efektivitas adsorpsi (mg/g) kitin terhadap logam Pb dengan konsentrasi 30 ppm

Efektivitas adsorpsi timbal tersebut mengalami kenaikan dengan bertambahnya waktu kontak. Waktu kontak optimum adsorpsi yang diperoleh pada waktu 90 menit dengan konsentrasi timbal yang teradsorpsi adalah 2,7057 mg/g, dimana pada waktu kontak 120 menit mengalami penurunan konsentrasi timbal yang teradsorpsi.

Semakin lama waktu kontak (0-90 menit) terhadap larutan yang akan diserap dengan adsorben maka semakin cepat kitin menyerap larutan logam tersebut. Hal ini


terjadi karena adanya pengadukan yang membuat partikel-partikel yang ada dalam larutan bersinggungan dengan partikel kitin. Namun pada saat waktu kontak (120) terjadi penurunan konsentrasi logam timbal yang terserap ini disebabkan karena kitin sudah mengalami kejenuhan sehingga waktu kontak tidak lagi berpengaruh. Telah dilakukan penelitian oleh Darjito (2013) tentang Pengaruh pH dan Waktu Kontak pada Adsorpsi Pb(II) Menggunakan Adsorben Kitin Terfosforilasi dari Limbah Cangkang Bekicot (*Achatina Fulica*), dalam penelitiannya diperoleh waktu kontak pada 60 menit.

2. Penentuan kapasitas adsorpsi Ion Pb²⁺ oleh kitin dengan menggunakan variasi konsentrasi dengan waktu kontak optimum 90 menit

Tabel 4.8. Pengaruh konsentrasi terhadap adsorpsi ion Pb²⁺ dengan waktu kontak optimum 90 menit

Konsentrasi (ppm)	Rata-rata konsentrasi sisa (mg/L)	Konsentrasi teradsorpsi	Efektivitas adsorpsi (mg/g)
10	0,9126	9,0874	0,0913
20	1,9534	18,0466	0,1953
30	2,9002	27,0998	0,2900
40	3,7829	36,2171	0,3783
50	4,9629	45,0371	0,4963


Pada Tabel 4.8 menunjukkan bahwa kemampuan kitin mengadsorpsi logam Pb dengan variasi konsentrasi terlihat pada konsentrasi 50 ppm. Kapasitas adsorpsi adalah kemampuan suatu adsorben dalam menyerap atau mengadsorpsi adsorbat. Penentuan kapasitas adsorpsi logam timbal oleh kitin dari kulit udang putih dapat dilihat pada Gambar 4.8.




Gambar 4.6. Hubungan antara variasi konsentrasi dan efektivitas adsorpsi (mg/g) kitin terhadap logam Pb dengan waktu kontak 90 menit

Efektivitas adsorpsi (W) meningkat seiring naiknya konsentrasi awal timbal (C_0) yang artinya semakin tinggi konsentrasi ion logam Pb maka semakin banyak logam Pb yang teradsorpsi oleh kitin. Ini disebabkan karena meningkatnya konsentrasi awal maka konsentrasi sisa ikut meningkat sehingga konsentrasi timbal teradsorpsi oleh kitin semakin tinggi. Dari hasil yang diperoleh pada Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa adsorpsi maksimum untuk variasi konsentrasi oleh kitin dari kulit udang putih dengan waktu kontak 90 menit adalah pada konsentrasi 50 ppm.

Kapasitas adsorpsi dapat dihitung dari slope grafik Freundlich dan Langmuir dengan menggunakan persamaan garis linier, dari masing-masing grafik tersebut maka kapasitas adsorpsi kitin dari udang putih terhadap logam Pb dapat diketahui. Kurva isoterm adsorpsi Freundlich merupakan kurva hubungan antara log W (daya serap) dan log Ce (Konsentrasi sisa) sedangkan kurva isoterm Langmuir merupakan kurva hubungan antara Ce/W dan Ce. Model isoterm adsorpsi Freundlich dan Langmuir dapat dilihat pada Gambar 4.6 dan 4.7.




Gambar 4.7. Isoterm Freundlich untuk adsorpsi logam Pb oleh kitin



Gambar 4.8. Isoterm Langmuir untuk adsorpsi logam Pb oleh kitin

Model adsorpsi yang sesuai dapat diketahui dengan membandingkan nilai koefisien regresi linier (R^2) dari kedua grafik. Dari kedua grafik diatas terlihat bahwa adsorpsi logam Pb oleh kitin lebih cenderung mengikuti persamaan isoterm Freundlich dari pada isoterm Langmuir karena nilai R^2 untuk kurva Freundlich mendekati 1, yaitu 0,998. Hal ini menunjukkan bahwa adsorpsi kitin dari kulit udang putih terhadap logam Pb bersifat fisik. Adsorpsi fisik ini terjadi karena adanya gaya *Van der Waals* pada permukaan polar dan non polar sehingga molekul yang teradsorpsi tidak terikat kuat pada permukaan adsorben (kitin). Pada proses adsorpsi fisik jumlah zat yang teradsorpsi bisa mencapai beberapa lapis (*multilayer*) dan Tidak terjadi pemutusan ikatan pada senyawa kitin tersebut dapat dilihat reaksi berikut.



Gambar 4.9. Reaksi kitin dengan logam Pb

Pengikatan ion logam pada kitin terjadi melalui pembentukan kelat dan pertukaran ion oleh gugus $-NHCO$ (amida) dan logam Pb. Logam Pb tersebut akan terikat dan terserap didalam senyawa kitin. Interaksi antara ion-ion logam dengan kitin mengakibatkan elektron dari nitrogen yang terdapat pada gugus amida dengan logam Pb akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Dimana kitin sebagai donor elektron pada logam Pb, dimana kitin memiliki kemampuan untuk mengikat logam.

Ditinjau dari nilai R^2 model isoterm adsorpsi logam Pb oleh kitin mengikuti pola isoterm Freundlich dengan persamaan garis lurus $y = 0,959x - 0,009$ dengan nilai $R^2 = 0,998$ dan kapasitas adsorpsi sebesar 62,5 mg/g. Telah dilakukan penelitian oleh Ana Adriana (2009) tentang adsorpsi kitin dari cangkang rajungan terhadap logam tembaga (II) dan kromium (II), dalam penelitiannya diperoleh kapasitas logam tembaga (II) sebesar 4,20 mg/g dan kapasitas adsorpsi logam kromium (III) sebesar 11,98 mg/g .

Hasil analisis data pada lampiran 9 menunjukkan bahwa untuk pola isoterm Freundlich diperoleh nilai (K) sebesar 1,0209 mg/g. Sedangkan untuk pola isoterm Langmuir (b) adalah 62,5 mg/g.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Waktu kontak optimum adsorpsi logam ion Pb (timbal) oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man) adalah 90 menit dengan epektifitas sebesar 2,7057 mg/g
2. Model isoterm adsorpsi logam Pb (timbal) oleh kitin mengikuti pola isoterm freundlich.
3. Kapasitas adsorpsi timbal oleh kitin dari cangkang kulit udang putih (*Penaeus Merquiensis* de Man) adalah 62,5 mg/g

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Para pelaku industri sebaiknya membuat kitin sebagai adsorben dalam skala besar sehingga dapat digunakan sebagai adsorben untuk pengelolaan limbah agar dapat mengurangi pencemaran logam berat.
2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan variabel lain, misalnya variasi pH larutan dan temperatur.

DAFTAR PUSTAKA


- Agustina. "Pembuatan Kitosan dari Cangkang Udang dan Aplikasinya Sebagai Adsorben untuk Menurunkan Kadar Logam Cu". *Seminar Nasional FMIPA UNDIKSHA*. 2013.
- Andriana, Ana. "Adsorpsi Ion Tembaga (II) dan Ion Kromium (III) Menggunakan Kitin Terfosforilasi dari Limbah Cangkang Ranjungan (*Portunes Pelagicus*). *Seminar Tugas Akhir Jurusan Kimia FMIPA UNDIP*. Vol. 1. No.2, 2009.
- A, Tokok, dkk. "Sintesis Kitosan, Poli (2-Amino-2 Deoksi-D-Glukosa), Skala Pilot Project dari Limbah Kulit Udang Sebagai Bahan Baku Alternatif Pembuatan Biopolimer". *Prosedding Seminar Nasional Teknik Kimia*, 2010.
- Arif, Abdur Rahman. "Potensi Kitin Deasetilase dari *Bacillus Licheniformis* HSA3-1A untuk Produksi kitosan dari Limbah Udang Putih (*Penaeus Merquiensis*) Sebagai Bahan Pengawet Bakso Ikan". *Tesis*. (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2013.
- Bintang, Maria. *Biokimia Teknik Penelitian*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Bird, Tony. "Kimia Fisika Untuk Universitas". Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1987.
- Darjito. "Pengaruh pH dan Waktu Kontak pada Adsorpsi Pb(II) Menggunakan Adsorben Kitin Terfosforilasi dari Limbah Cngkang Bekicot (*Achatina Fulica*)". *Kimia Student Jurnal*. vol. 1. no. 2, 2013.
- Departemen Agama. *Al Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.
- Emiyartidkk. "Kadar Logam Berat Timbal (Pb) pada Akar Mangrove *Avicennia Marina* di Perairan Teluk Kendari". *Jurnal Mina Laut Indonesia* vol. 1. no. 1, 2013.
- Diyan Fatmawati, "Penafsiran Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Terhadap Ayat-Ayat yang Berkaitan Tentang Lingkungan Hidup Dalam Tafsir Al-Aisar", *Skripsi* Semarang: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Fauzi, T.M. "Pengaruh Pemberian Timbal Asetat dan Vitamin C Terhadap Kadar Malon dial dehyde dan Kualitas Spermatozoa Di dalam Sekresi Epi didimis Mencit Albino (*Mus Musculus* L) Strain BALB/C". *Skripsi*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.


- Ichaidar. "Isolasi Kitin dari Limbah Udang Putih Secara Enzimatis". *Seminar Nasional Kimia*, 2013.
- Kaavessina, Mujtahid. "Keseimbangan Adsorpsi Logam (Pb) dengan Adsorben Chitin Secara Batch", *Jurusan Teknik Kimia*". *FT UNS* 1. vol. 4. no. 1, 2005.
- Komardi, Ahmad. "Potensi Usaha Budidaya Udang Putih (*Penaeus Merquiensis*) Di Wilayah Pesisir Pantai Timur Kabupaten Tulang Bawa Lampung dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan". *Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam* vol. 2. no. 1, 2011.
- Marcellianus dan Dwija S. "Ekstraksi Kitosan Dari Cangkang Udang Putih (*Penaeus Merquiensis* de Men) dan Kepiting Bakau (*Scylla Serrata* Forskal) : Sebuah Studi Perbandingan Penggunaan Dua Proses Ekstraksi Kitin yang Berbeda Serta Uji Aktifitas Anti Mikrobiana". *Skripsi*. Semarang: Fak. Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata, 2003.
- Murniati, Dewidan Mudasir. "Isolasi Kitin dari Cangkang Kepiting Laut (*Portunus Pelagicus* Linn) Serta Pemanfaatannya untuk Adsorpsi Fe dengan Kompleks 1,10-Fenantrolin", *Program Studi Pendidikan Kimia FITK UIN Syarif Hidayatullah* vol. 3.no. 1, 2013.
- Noriyanti, Tri. "Analisis Kalsium, Kadmium dan Timbal pada Susu Sapi Secara Spektrofotometri Serapan Atom", *Skripsi*. (Depok: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2012.
- Purnawan, Candra, dkk. "Kajian Analisis Termal Kitin-Kitosan Cangkang Udang Menggunakan Thermo gravimetric Analysis dan Differential Thermal Analysis (TGA-DTA)". *Sains dan Terapan Kimia* vol. 2. no. 2, 2008.
- Purnamisari, Ratna Mukti. "Analisis Timbal, Tembaga, Kadmium pada Daun dan Batang Selada, Bayam Merah dan Genjer Secara Spektrofotometri Serapan Atom". *Skripsi*. Depok: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2012.
- Puspitaningrum, Dian Wahyuningtyas. "Ekstraksi Emas Dari Batuan Menggunakan Metode Sianidasi dan Amalgamasi dengan Penambahan Ketela Pohon". *Skripsi*. Jember: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2013.
- Putro, Agung Hananto dkk. "Proses Pengambilan Kembali Bioetanol Hasil Fermentasi dengan Metode Adsorpsi Hidrofobik". *Skripsi*. Semarang: Fak. Teknik Universitas Depongoro, 2010.

- Rahayu, L. H. dan S. Purnavita. "Optimasi Pembuatan Kitosan dari kulit Limbah Cangkang Ranjungan (*Portunus Pelagicus*) untuk Adsorben Ion Logam Merkuri, *Reaktor*", vol. 1. no. 1, 2007.
- Rahmayanti, Prima Vinka. "Optimasi pH dan Waktu Kontak Biosorpsi Zat Warna Remazol Yellow oleh Biomassa *Rhizopus Oryzae* Aktif dan Terimmobilisasi". *Skripsi*. Surakarta: Fak. Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2007.
- Sudarwun. "Analisis Spasial Pencemaran Logam Berat (Pb dan Cd) pada Sedimen Aliran Sungai dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Jati Barang Semarang". *Tesis*. Semarang: Program Pascasarjana Unuversitas Diponegoro, 2008.
- Suharsih. "Penagruh Derajat Deasetilasi Kitosan Terhadap Kadar Plumbum (Pb) Darah dan Aktifitas Enzim Delta Amino Levolinic Acid Dehidratase (δ -Alad) Mencit Albino (*Mus Musculus L*)". *Tesis*. Medan: Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Sarjono, Aryo. "Analisis Kandungan Logam Berat Cd, Pb dan Hg pada Air dan Sedimen Di Perairan Kamal Muara Jakarta Utara". *Skripsi*. Bogor: Fak. Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Suriyanti. "Adsorpsi Karbon Aktif Terhadap Logam Kadmium (Cd) dari Limbah Kulit Singkong (*Manihot Utilissima*)". *Skripsi*. Makassar: Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Zultiniar dan Silvia Reni Yenti. "Adsorpsi Fenol dengan Adsorben Kitin", *J. Pilar Sains* vol. 1, no. 1, 2011.


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Proses Pembuatan Kitin






Lampiran 2 Proses Penentuan Waktu Kontak Optimum Adsorpsi Ion Pb^{2+} oleh Kitin dengan konsentrasi awal 30 ppm.



Lampiran 3 Proses Penentuan kapasitas adsorpsi ion Pb^{2+} oleh kitin dengan waktu kontak 90 menit



LAMPIRAN 4 Pembuatan Larutan Baku Kerja

Diketahui :

$$Ar \text{ Pb} = 207,19 \text{ gr/mol}$$

$$Mr \text{ Pb(NO}_3)_2 = 331,19 \text{ gr/mol}$$

$$\text{Volume} = 1 \text{ l}$$

Ditanyakan : massa (g) $\text{Pb(NO}_3)_2 = \dots?$

Penyelesaian :

$$ppm = \frac{Ar}{Mr} \times \frac{mg}{V}$$

$$1000 = \frac{207,19 \text{ gr/mol}}{331,19 \text{ gr/mol}} \times \frac{mg}{1 \text{ l}}$$

$$mg = \frac{1000 \times 331,19 \times 1}{207,19}$$

$$= 1598,4 \text{ mg}$$

$$= 1,5984 \text{ gram}$$



LAMPIRAN 5 Pembuatan Larutan Standar

Diketahui:

Volume setelah pengenceran (V_2) = 500 ml

Konsentrasi setelah pengenceran (M_2) = 100 ppm

Konsentrasi sebelum pengenceran (M_1) = 1000 ppm

Ditanyakan : volume yang akan diencerkan (V_1),...?

Penyelesaian:

$$M_1 \times V_1 = M_2 \times V_2$$

$$V_1 \times 1000 \text{ ppm} = 500 \text{ ml} \times 100 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 50 \text{ ml}$$

Untuk 1 ppm


$$V_1 \times 100 \text{ ppm} = 100 \text{ ml} \times 1 \text{ ppm}$$

$$V_1 = 1 \text{ ml}$$

Sedangkan untuk 2, 3, 4 dan 5 ppm dilakukan dengan perhitungan yang sama.

LAMPIRAN 6 Kurva Larutan Standar

NO	KONSENTRASI	ABSORBANSI
1	0	0,0000
2	1	0,0389
3	2	0,0775
4	3	0,1142
5	4	0,1461
6	5	0,1814



LAMPIRAN 7 Perhitungan jumlah Ion Pb²⁺ yang teradsorpsi pada variasi waktu kontak

Waktu kontak (menit)	Konsentrasi sisa (mg/L)	Rata-rata konsentrasi sisa (mg/L)	Konsentrasi teradsorpsi (mg/L)	Efektivitas adsorpsi (mg/g)
0	3,6420	3,7140	26,2860	2,6286
0 ¹	3,7860			
30	3,2611	3,2580	26,7420	2,6742
30 ¹	3,2549			
60	2,9752	2,9763	27,0237	2,7024
60 ¹	2,9774			
90	2,9421	2,9433	27,0562	2,7057
90 ¹	2,9445			
120	2,9870	3,0131	26,9869	2,6987
120 ¹	3,0392			

Konsentrasi sisa

Waktu kontak 0 menit

$$y = 0,036x + 0,003$$

$$0,1343 = 0,036x + 0,003$$

$$x = \frac{0,1343 - 0,003}{0,036}$$

$$x = 3,6420 \text{ mg/L}$$

Jadi konsentrasi sisa untuk 0 menit adalah 3,6420

Konsentrasi teradsorpsi

Konsentrasi teradsorpsi = konsentrasi awal - konsentrasi sisa

$$\begin{aligned}\text{Konsentrasi teradsorpsi} &= C_o - C_e \\ &= 30 \text{ mg/L} - 3,7140 \text{ mg/L} \\ &= 26,2860 \text{ mg/L}\end{aligned}$$

Efektivitas adsorpsi

$$W = \frac{(C_o - C_e) \times V}{W_a}$$

Dimana,

W = Efektivitas adsorpsi (mg/g)

C_o = Konsentrasi awal (mg/L)

C_e = Konsentrasi sisa (mg/L)

W_a = Massa adsorben (gr)

V = Volume (L)

$$W = \frac{(30 \text{ ppm} - 3,7140 \text{ ppm}) \times 0,05 \text{ L}}{0,5 \text{ g}}$$

$$W = 2,62860 \text{ mg/g}$$

LAMPIRAN 8 Perhitungan jumlah Ion Pb²⁺ yang teradsorpsi pada variasi konsentrasi

Konsentrasi (ppm)	Konsentrasi sisa (mg/L)	Rata-rata konsentrasi sisa (mg/L)	Konsentrasi teradsorpsi	Efektivitas adsorpsi (mg/g)
10	0,8721	0,9126	9,0874	0,0913
10 ¹	0,9531			
20	1,9656	1,9534	18,0466	0,1953
20 ¹	1,9412			
30	2,8880	2,9002	27,0998	0,2900
30 ¹	2,9123			
40	3,7810	3,7829	36,2171	0,3783
40 ¹	3,7849			
50	4,9791	4,9629	45,0371	0,4963
50 ¹	4,9467			

Konsentrasi sisa

Konsentrasi 10 ppm

$$y = 0,036x + 0,003$$

$$0,0344 = 0,036x + 0,003$$

$$x = \frac{0,0344 - 0,003}{0,036}$$

$$x = 0,8721$$

Jadi konsentrasi sisa untuk 10 ppm adalah 0,8721

Konsentrasi teradsorpsi

Konsentrasi teradsorpsi = konsentrasi awal - konsentrasi sisa

$$\begin{aligned}\text{Konsentrasi teradsorpsi} &= C_o - C_e \\ &= 10 \text{ mg/L} - 0,9126 \text{ mg/L} \\ &= 9,0874 \text{ mg/L}\end{aligned}$$

Efektivitas adsorpsi

$$W = \frac{(C_o - C_e) \times V}{W_a}$$

Dimana,

W = Efektivitas adsorpsi (mg/g)

C_o = Konsentrasi awal (mg/L)

C_e = Konsentrasi sisa (mg/L)

W_a = Massa adsorben (gr)

V = Volume (L)

$$W = \frac{(10 \text{ ppm} - 0,9126 \text{ ppm}) \times 0,05 \text{ L}}{0,5 \text{ g}}$$

$$W = 9,0874 \text{ mg/g}$$

LAMPIRAN 9 Perhitungan kapasitas adsorpsi persamaan Freundlich dan Langmuir

Co (mg/L)	Ce (mg/L)	Rata-rata Ce (mg/L)	Co-Ce (mg/L)	W atau x/m (mg/g)	Log Ce	log W atau x/m	Ce/W (g/L)
10	0,8721	0,9126	9,0874	0,9087	-0,0397	-0,0416	1,0043
10 ¹	0,9531						
20	1,9656	1,9534	18,0466	1,8047	0,2908	0,2564	1,0824
20 ¹	1,9412						
30	2,8880	2,9002	27,0998	2,7099	0,4624	0,4329	1,0702
30 ¹	2,9123						
40	3,7810	3,7829	36,2171	3,6217	0,5778	0,5589	1,0445
40 ¹	3,7849						
50	4,9791	4,9629	45,0371	4,5037	0,6957	0,6536	1,1019
50 ¹	4,9467						

1. Persamaan Freundlich

$$y = 0,959x - 0,009$$

$$R^2 = 0,998$$

$$\log W = \log K + \frac{1}{n} \log C_e$$

Log K = perpotongan (intersep)

$$\log K = 0,009$$

$$K = \text{inv.log}(0,009)$$

$$K = 1,0209 \text{ L/mg}$$

$$\frac{1}{n} = \text{kemiringan (slope)}$$

$$\frac{1}{n} = 0,959$$

$$n = 1,0427$$

2. Persamaan Langmuir

$$y = 0,016x + 1,013$$

$$R^2 = 0,467$$

$$\frac{Ce}{m} = \frac{1}{b \cdot K} + \frac{1}{b} Ce$$

$$\text{Kemiringan (slope)} = \frac{1}{b}$$

$$\frac{1}{b} = 0,016$$

$$b = \frac{1}{0,016} = 62,5 \frac{mg}{g}$$

$$\text{Perpotongan} = \frac{1}{b \cdot K}$$

$$\frac{1}{b \cdot K} = 1,013$$

$$K = \frac{1}{62,5 \times 1,013} = 0,0158$$



LAMPIRAN 10 Dokumentasi penelitian

1. Pencucian dan pengeringan Kulit Udang



Kulit Udang



Dicuci dengan air bersih



Kulit udang yang sudah kering



Di keringkan pada sinar matahari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

2. Proses pengayakan kulit udang



Kulit udang kering



Proses penghalusan



Serbuk kulit udang 50 mess



Proses Pengayakan


3. Pembuatan kitin



Serbuk kulit udang 50 mess



Proteinasi menggunakan
NaOH 1 M



Dimineralisasi menggunakan
HCl 1 M



Sampel yang telah kering



Sampel yang telah kering



Dipigmentasi menggunakan

Kitin





NaOCl 5%

4. Proses analisis kandungan logam timbal



Kitin



Kitin ditimbang



Analisis dengan SSA



Mengontakkan dengan larutan uji ion Pb^{2+} 50 mL lalu disheker.



RIWAYAT HIDUP



Ayu, lahir pada tanggal 09 oktober 1991 di Desa mattampa Bulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Penulis adalah anak ke-2 dari 2 bersaudara yang lahir dari pasangan ayahanda Nasir dan Ibunda Simbara.

Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan formal di SD inpres 12/79 Mattampa Bulu tahun 1998 dan tamat tahun 2004, pada tahun yang sama saya melanjutkan pendidikan ke MTS Lamuru dan tamat pada tahun 2007. Kemudian lanjut ke SMAN 1 Lamuru dan tamat pada tahun 2010. Penulis berhasil melanjutkan pendidikan di bangku kuliah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2010 yaitu salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi (SAINTEK).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R